






รายงานการวิจัย

เรื่อง ผลของเคลือบซีเถ้าฟิชที่มีต่อการออกแบบตกแต่ง  
เครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสีโทนแวร์และเอทเทินแวร์



RCH  
TP

820

ท 646 พ

เลขหมู่..... 83685

เลขทะเบียน.....

วัน,เดือน,ปี..... 111 ก.ย. 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ISBN 974-9680-72-3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



หัวหน้างานวิจัย                    ผลของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา  
ประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์  
ผู้วิจัย                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุตสังข์  
พ.ศ.                                        2547

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์ รวมทั้งอิทธิพลร่วมของเคลือบซีเมนต์กับดินที่ส่งผลต่อน้ำหนักหลังเผาเคลือบ เฟอร์เซ็นต์การหดตัวและการดูดซึมน้ำของชิ้นงาน วิจัยดำเนินการวิจัยคำนวณหาสูตรเคลือบด้วยวิธี Triaxial Blend ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 34:34:32 (ซีเมนต์ 34 ส่วน หินฟันม้า 34 ส่วน และดินแกะเกร็ด 32 ส่วน) บดเคลือบนาน 20 นาทีจากนั้นชุปน้ำเคลือบหนา 1 มิลลิเมตรบนแผ่นทดสอบที่ทำจากดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์ที่ผ่านกระบวนการเผาดิบด้วยอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ชุปเคลือบตัวอย่างพีชละ 30 ชิ้นรวมทั้งหมด 390 ชิ้น เผาเคลือบอุณหภูมิ 1,200 ด้วยเตาไฟฟ้าบรรยากาศการเผาแบบสมบูรณ์

แบบการทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 2X3 Factorial Design ตัวแปรอิสระได้แก่ ซีเมนต์ 13 ชนิด คือ ไบตอง ญ่าคา แกลบ แคนแซด รูปฤาษี หูกวาง อ้อย ผักตบ หมากรู ซีลี้อยไม้ สัก ข้าวโพด จามจุรี และเนื้อดินสโตนแวร์กับเนื้อดินเอทเทนแวร์ ตัวแปรตามได้แก่ น้ำหนักหลังเคลือบ เฟอร์เซ็นต์การหดตัว และการดูดซึมน้ำ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน Two-Way MANOVA หลังจากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งหมดโดยใช้ LSD ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า

1. เคลือบซีเมนต์ต่างชนิดกันส่งผลต่อน้ำหนักหลังเคลือบของชิ้นงาน เฟอร์เซ็นต์การหดตัวของชิ้นงานและการดูดซึมน้ำต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
2. ดินต่างชนิดกันส่งผลต่อน้ำหนักหลังเคลือบของชิ้นงานและเฟอร์เซ็นต์การหดตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ด้านการดูดซึมน้ำไม่แตกต่างกัน (P=0.38)

3. ซีเมนต์กับดินต่างชนิดกันมีอิทธิพลร่วมต่อน้ำหนักหลังเคลือบ เฟอร์เซ็นต์การหดตัวและการดูดซึมน้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

4. ลักษณะและสีที่ได้จากการเคลือบซีเมนต์ 13 ชนิดพบว่า ไบตอง หูกวาง อ้อย ผักตบ หมากรู ซีลี้อย ไม้สัก ข้าวโพด และจามจุรี เกิดเป็นเคลือบมัน ในขณะที่ ญ่าคา แคนแซด และรูปฤาษีเกิดเคลือบกึ่งมัน ส่วนซีเมนต์แกลบได้เคลือบด้าน จากการเผาเคลือบด้วยอุณหภูมิ 1,200 เคลือบจากพีชทุกชนิดไม่ไหลตัว สีส่วนใหญ่ที่เคลือบบนดินสโตนแวร์เป็นโทนสีครีมถึงน้ำตาลเข้ม พีชบางชนิดเกิดประจุเล็ก ๆ สีน้ำตาล เช่น หูกวาง หมากรู แคนแซด และรูปฤาษี ในขณะที่เคลือบบนดินเอทเทนแวร์ส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลเข้ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ปี  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

<b>Research title</b>	Effects of Wood Ash Glazes on the Decoration of Ceramic Designs: Stoneware and Earthenware Clay Bodies.
<b>Researcher</b>	Assist.Prof.Dr.Nirat Soodsang
<b>Year</b>	2004

### Abstract

The objectives of this research were to study the effects of Wood Ash Glazes on the decoration of Ceramic designs: Stoneware and Earthenware Clay Bodies and the interaction effects of Wood Ash Glazes and clays to the weights, the shrinkage levels, and the absorption level of samples. The research methodology started from the glaze formula by Triaxial Blend. The decent portion was 34:34:32 (Wood Ash, Feldspar, and Red clay). They were crushed for 20 minutes, and then immersed in glaze 1 ml. On test plate made from Stoneware and Earthenware. They were processed by crude burning with the temperature of 800 c, overlaying 13 plant samples, which included 30 of each. The total number of plant samples was 390. Then, the glazed burning with the temperature of 1200 c. in the electrical kiln.

The experimental design was 2X3 Factorial design. The 13 independent variables were Banana Leaf, Cogon Grass, Rice Plant, Africa Tulip Tree, Elephant Grass, Tropical Almond, Sugar Cane, Water Hyacinth, Betel Palm, Tectona Grandis, Pine Tree, Indian corn and East Indian Walnut and Stoneware and Earthenware clay bodies. The dependent variables were the weights after being glazed, the shrinkage levels, and the absorption levels. Two-Way MANOVA analyzed the data. Then, the LSD was applied to compare the entire differences at the significant level of 0.05.

The results of the study were:

1. There was a significant difference of the different types of wood ash glaze to the weights after being glazed, the shrinkage level, and the absorption level at 0.05.

2. There was a significant difference of different types of clay to the weights after being glazed and the shrinkage level at 0.05; meanwhile, the absorption level was not found different ( P=0.38)

3. There was a correlation effect of wood ash and different types of plants to the weights after being glazed, the shrinkage level, and the absorption level at 0.05.

4. It was found that the features and colors gained from 13 wood ash glazes was glaze while that of Banana Leaf, Tropical Almond, Sugar Cane, Water Hyacinth,

Betel Palm, Tectona Grandis, Indian Corn, and East Indian Walnut was Clear Glaze. Cogon Grass, Africa Tulip Tree, and Elephant Grass were Semi -Matt Glaze. That of Rice Plant was Matte Glaze. With the temperature of 1200 c., the color of glaze on stonewear was ivory to dark brown. Some kinds of woods, such as Tropical Almond, Betel Palm, Africa Tulip Tree and Elephant Grass were found brownish tiny charge while Earthenwear plate was found dark brown.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่องผลของเคลือบซีเถ้าพืชที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์ ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ดีผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พรรณนิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ ที่ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สาริบุตร รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ อาจารย์กรองแก้ว ทิพย์ศักดิ์ คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่านที่ให้ความร่วมมือดำเนินการทดลองเก็บข้อมูลด้วยดีตลอดมา

ท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดาและครอบครัว ผอ.นพรัตน์-บุญนาค ซึ่งสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ช
บทที่	
1. บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
สมมติฐานการวิจัย.....	3
ขอบเขตการวิจัย.....	3
ตัวแปรการวิจัย.....	4
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	4
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
พีชที่ใช้ในการทดลอง.....	5
การคำนวณเกี่ยวกับเคลือบ.....	20
ขั้นตอนการเผาดีบุก.....	31
การบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา.....	33
การเผาเคลือบ.....	34
3. วิธีดำเนินการวิจัย	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	39
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย.....	39
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล.....	40
การดำเนินการทดลอง.....	41
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย.....	43
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	43
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	43
บรรณานุกรม.....	87
ประวัติผู้วิจัย.....	88

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญญัตินำ

ตาราง	หน้า
2.1 ความแตกต่างของสูตรเคมี.....	21
2.2 ตัวอย่างออกไซด์ในกลุ่มต่างๆ.....	22
2.3 การเขียนสูตรพื้นฐาน.....	22
4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักชิ้นงาน.....	45
4.2 การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว.....	46
4.3 การวิเคราะห์ตัวแปรแบบ Two-Way MANOVA.....	47
4.4 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบรายคู่ภายหลัง วิเคราะห์ความแปรปรวน.....	48
4.5 ผลการวิเคราะห์ที่เข้าพีชไปตอง.....	53
4.6 ผลการวิเคราะห์ที่เข้าหญาคา.....	55
4.7 ผลการวิเคราะห์ที่เข้ากลบ.....	57
4.8 ผลการวิเคราะห์ที่เข้าแคแสด.....	59
4.9 ผลการวิเคราะห์ที่เข้ารูปถาษี.....	61
4.10 ผลการวิเคราะห์ที่เข้าหูกวาง.....	63
4.11 ผลการวิเคราะห์ที่เข้าอ้อย.....	65
4.12 ผลการวิเคราะห์ที่เข้าผักตบ.....	67
4.13 ผลการวิเคราะห์ที่เข้ากาบหมาก.....	69
4.14 ผลการวิเคราะห์ที่เข้าขี้เลื่อยไม้สัก.....	71
4.15 ผลการวิเคราะห์ที่เข้าสน.....	73
4.16 ผลการวิเคราะห์ที่เข้าข้าวโพด.....	75
4.17 ผลการวิเคราะห์ที่เข้าจามจุรี.....	77

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

เคลือบ คือชั้นของแก้วบางๆ ที่หลอมละลายติดอยู่กับผิวดินซึ่งขึ้นรูปเป็นภาชนะทรงต่างๆ วัตถุประสงค์ที่เป็นน้ำยาเคลือบถูกบดจนละเอียดมากกว่าดินหลายเท่า ก่อนนำมาเคลือบบนดินเผา เป็นชั้นหนา 1-1.5 มิลลิเมตร เมื่อเคลือบแล้วต้องทิ้งให้ผลิตภัณฑ์แห้ง เช็ดก้นผลิตภัณฑ์ให้สะอาดก่อนเข้าเตาเผา ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแล้ว โดนเผาผ่านความร้อนอุณหภูมิสูง วัตถุประสงค์ที่เป็นแก้ว ในเคลือบเมื่อถึงจุดหลอมละลาย ชั้นของเคลือบจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดิน เคลือบช่วยให้การล้างภาชนะสะดวก เนื่องจากเคลือบมีสมบัติลื่นมือ สามารถทำความสะอาดง่ายกว่าผิวดินที่มีลักษณะค่อนข้างหยาบ เคลือบมีคุณสมบัติเป็นแก้วไม่ดูดซึมน้ำ และยังเพิ่มความแข็งแรงทนทาน ทำให้ภาชนะดินเผาไม่บิ่นง่าย เมื่อกระทบกันบ่อยๆ ขณะล้างทำความสะอาด และสามารถใส่ของเหลวได้โดยไม่รั่วซึม

ผลิตภัณฑ์เอนเทนแวร์(earthen Ware ) ลักษณะโดยทั่วไปจะมีสีที่ออกแดงน้ำตาล เนื่องจากดินมีส่วนผสมของสารประกอบเหล็กปนอยู่ในเนื้อดินชนิดนี้นิยมนำมาใช้ปั้นประติมากรรม เพราะมีคุณสมบัติหดตัวน้อยและมีความพรุนดีทำให้ลดความเสี่ยงในการแตกร้าวได้ ดินขาวเอนเทนแวร์มักจะเกิดขึ้นได้ยากตามธรรมชาติดังนั้นความขาวของดินสามารถทำได้โดยการเติมแร่ทอลล์ ซึ่งเป็นผงบดละเอียดสีขาวลงในเนื้อดินเพื่อทำหน้าที่เป็นฟลักซ์แทนสารประกอบเหล็กซึ่งมีสีน้ำตาล โดยปกติดินชนิดนี้จะมีจุดสุกตัวอยู่ที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส ความงามของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้อยู่ที่สีของเนื้อดิน ซึ่งช่างปั้นบางคนที่ไม่ชอบสร้างสรรค์ผลงานบนเนื้อดินที่มีสีขาวซีด เช่น ดินสปอร์ชเลนมักจะเลียงมาใช้เนื้อดินเอนเทนแวร์ขึ้นผลิตภัณฑ์แทน เพราะนอกจากความงามของเนื้อดินแล้วยังเป็นการประหยัดเวลา และทุ่มเทค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์เอนเทนแวร์อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ดินแวร์ (stoneware) เนื้อดินสปอร์ชเลนและสโตนแวร์มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันที่มีปริมาณออกไซด์ของเหล็กและความบริสุทธิ์ของเนื้อดินมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์ดินแวร์มีจุดสุกตัวต่ำสปอร์ชเลน คืออุณหภูมิ 1,200 -1,285 องศาเซลเซียส เนื้อดินสโตนแวร์มีคุณสมบัติที่มีความเหนียวมากกว่าดินสปอร์ชเลนและเหมาะสมอย่างยิ่งในการนำไปใช้ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนและการขึ้นรูปอิสระช่างปั้นจำนวนน้อยที่พอใจกับสีสันของผลิตภัณฑ์ดินแวร์ที่เกิดจากการเผาด้วยแก๊สหรือเตาน้ำมันในบรรยากาศที่ไม่สมบูรณ์โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะปรากฏสีครีมไปจนถึงสีน้ำตาลอ่อนบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ดินแวร์ เนื้อดินชนิดนี้มักจะมีดินเชื้อผสมอยู่ เพื่อให้เนื้อดินมีความแข็งแรงขึ้นรูปทรงต่างๆ ได้โดยง่าย

ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ ผู้ออกแบบต้องมีความรู้ในวัตถุประสงค์ของงานที่จะออกแบบ ตัวอย่าง เช่น การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นภาชนะ หม้อ ไห ถ้วยชามการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การเชิงพาณิชย์เพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ออกแบบของใช้อื่น ๆ เช่น แผ่นกระเบื้อง กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องประดับผนัง เครื่องประดับอื่น ๆ สุขภัณฑ์ การออกแบบงานประติมากรรม เครื่องเคลือบการออกแบบจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยตามแต่ละชนิดของของที่จะออกแบบเพื่อให้ได้ลักษณะ ขนาด และมีความงามเหมาะสมจึงจะเป็นลักษณะของการออกแบบที่ดีคุณค่าทางความงามสุนทรียภาพ (aesthetic) วิจิตรศิลป์ (fine art) การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ว่าแขนงใด จะต้องมียุคคุณค่าทางด้านความงาม ฉะนั้นเพื่อให้ได้คุณค่าด้านความงามอย่างสมบูรณ์ นักออกแบบที่ดีควรมีความรู้ในด้านความงาม การตกแต่งเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามสอดคล้องกับรูปทรงและหน้าที่ใช้งานโดยคำนึงถึงขนาด สัดส่วน และพื้นที่ในการตกแต่ง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสวยงาม และจูงใจให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

การตกแต่งลวดลายของเครื่องปั้น มีวิธีการต่างๆ คือ (ทวี พรหมพฤษณ์, 2533)

1) การขูด (incised) ทำโดยใช้เครื่องมือที่มีคมขูดขีดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ในขณะที่เนื้อดินยังหมาด การขูดอาจเป็นเส้นลึกหรือเส้นตื้นก็ได้ โดยให้เกิดรูปตามต้องการ ลวดลายชนิดนี้เมื่อนำไปเผาเคลือบจะให้ความสวยงามและคงทนถาวร

2) การเคลือบ (glaze) เป็นการตกแต่งโดยนำผลิตภัณฑ์ไปชุบน้ำเคลือบ หรือเทราดน้ำเคลือบ ซึ่งจะมีเทคนิคแตกต่างกันทั้งการทำน้ำเคลือบและวิธีเคลือบ ทำให้ผลิตภัณฑ์สวยงาม มีคุณค่า

3) การเขียนสีใต้เคลือบ (under glaze) ทำโดยการใช้สีเขียนลวดลายหรือรูปต่างๆ ตามต้องการ ก่อนนำเอาผลิตภัณฑ์ไปเคลือบการเขียนสีใต้เคลือบอาจทำได้โดยการเขียนลงบนผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปเผา หรือเขียนบนผลิตภัณฑ์ที่เผาสุกแล้ว จึงเคลือบด้วยน้ำเคลือบ นำไปเผาอีกครั้ง

4) การเขียนสีบนเคลือบ (over glaze) ทำโดยการใช้สีเขียนลวดลายบนผลิตภัณฑ์ที่เผาเคลือบแล้ว เช่น เครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น

5) การปั้นลายนูน (bas relief decoration) ทำโดย การปั้นลาย หรือรูปต่างๆ ตามต้องการ เช่น ใบไม้ เส้นเชือก ตัวสัตว์ประกอบติดกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสวยงาม

6) การแกะลวดลาย (seraffito) โดยการแกะลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ให้ลวดลายลอยตัวเสมอกับผิวของผลิตภัณฑ์ การแกะไม่ควรให้ลึกเกินไป เพราะอาจทำให้ตัวผลิตภัณฑ์บิดเบี้ยวเมื่อนำไปเผาได้

7) การกดประทับ (printing) ทำโดยการแกะลวดลายลงบนแม่พิมพ์แล้วกดประทับลงบนผลิตภัณฑ์ขณะที่ยังหมาดอยู่ ก่อนนำไปเผาติดและเผาเคลือบ

8) การใช้ลายสำเร็จรูป (decalcomania) ทำโดยใช้ลวดลายหรือรูปที่พิมพ์ไว้บนรูปลอกสำหรับการตกแต่งเครื่องปั้นโดยเฉพาะนำมาลอกติดบนผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปแล้วและชนิดที่ติดบนผลิตภัณฑ์ก่อนเผา

9) การพ่นสี (spraying) ทำโดยการเจาะลวดลายที่ต้องการลงบนกระดาษแล้วนำไปทาบบนผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงพ่นสี การพ่นอาจทำทับซ้อนกันได้หลายครั้ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสวยงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

10) การใช้วิธีการถ่ายภาพ (photographic decoration) โดยนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ทำสำเร็จแล้ว เคลือบด้วยน้ำยาไวแสง แล้วฉายแสงผ่านแผ่นฟิล์มที่มีรูปตามต้องการลงไปบนผลิตภัณฑ์ จากนั้นนำไปล้างตามวิธีการของการถ่ายภาพ จะได้ภาพตามต้องการ

ซีเถ้าพีช สามารถนำมาใช้ทำเป็นเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (เสริมศักดิ์ นาคบัว, 2536) เนื่องจากในซีเถ้าพีชมีองค์ประกอบทางเคมี ที่เหมาะสมกับการทำให้เกิดเคลือบ เช่น ซิลิกา ไกลม์ โปแตช แมกนีเซียม อลูมินา รวมถึงสารที่ให้สีชนิดต่างๆ และเนื่องจากซีเถ้าจากพีชแต่ละชนิด จะมีส่วนผสมดังกล่าวในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป เคลือบซีเถ้าของแต่ละท้องถิ่นจึงมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ยากที่จะเลียนแบบได้ ในเมืองไทยมีหลายท้องถิ่นที่มีการทำเคลือบซีเถ้าที่มีชื่อเสียง เช่น ที่ จ.เชียงใหม่ จ.สุโขทัย และ จ.ราชบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่มี ก็ยังสามารถนำมาใช้ในการผลิตเคลือบที่มีรูปแบบแปลกตาได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถนำพีชที่เหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ผู้วิจัยจึงต้องการทดลองพีชดังกล่าวมาผลิตน้ำเคลือบและทดลองจนศึกษาสีของเคลือบที่เกิดจากพีช อีกทั้งยังสามารถขยายผลการทดลองไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาหรือชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นการค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลของเคลือบซีเถ้าพีชที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์
2. เพื่อเปรียบเทียบสีและลักษณะของเคลือบซีเถ้าพีชที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์ที่ใช้วัตถุดิบต่างกัน

## 1.3 สมมติฐานการวิจัย

1. ชิ้นงานที่เคลือบด้วยซีเถ้าพีชและดินต่างชนิดกัน ส่งผลต่อน้ำหนักหลังเคลือบเปอร์เซ็นต์การหดตัวและการดูดซึมน้ำ ต่างกัน
2. ชิ้นงานที่เคลือบด้วยซีเถ้าพีชและดินต่างชนิดกันมีอิทธิพลร่วมต่อน้ำหนักหลังเคลือบเปอร์เซ็นต์การหดตัวและการดูดซึมน้ำของชิ้นงาน

## 1.4 ขอบเขตการวิจัย

ตัวอย่างซีเถ้าพีชที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 13 ชนิดคือ ไบตอง ภูเขาตา แกลบ แคนแสด รูปฤาษี หูกวาง อ้อย ผักตบ หนาม ซีเถ้าขี้เถ้าไม้สัก ข้าวโพด และจามจรี  
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรต้น (independent variable) ชนิดของซีเถ้าพีชที่ใช้ทำเคลือบ จำนวน 13 ชนิดคือ ไบตอง ภูเขาตา แกลบ แคนแสด รูปฤาษี หูกวาง อ้อย ผักตบ หนาม ซีเถ้าขี้เถ้าไม้สัก ข้าวโพด จามจรี และบ้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประเภทของเนื้อดินนั้น 2 ประเภทได้แก่ ดินสโตนแวร์และดินเอทเทนแวร์ ออกไซด์ที่ทำให้เกิดสี 5  
สี ได้แก่ Iron, Copper, Cobalt, Chrom และ Titanium อย่างละ 3%

ตัวแปรตาม (dependent variable) น้ำหนักหลังเคลือบ เปอร์เซ็นต์การหดตัวของชิ้นงาน การดูดซึมน้ำ ลักษณะและสีของเคลือบ

### 1.5 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

เคลือบซีเถ้าพีช หมายถึง ซีเถ้าพีชที่ได้จากพีชทั้ง 13 ชนิดนำมาผสมกับดิน อลูมินา และ  
ออกไซด์ที่ทำให้เกิดสีในอัตราส่วนที่เหมาะสมก่อนนำไปเผาด้วยอุณหภูมิ 1,200

เนื้อดินสโตนแวร์ หมายถึง เนื้อดินที่มีลักษณะแน่นและมีความแข็งแกร่งมาก น้ำและของเหลวไม่สามารถไหลซึมผ่านได้ ทึบแสง เนื้อหยาบ นิยมใช้ทำภาชนะใส่อาหาร จาน ชาม ด้วยกาแฟ  
เครื่องประดับ

เนื้อดินเอทเทนแวร์ หมายถึง เนื้อดินที่มีเนื้อหยาบ มีความพรุนตัวค่อนข้างมาก สีของเนื้อดิน  
หลังเผาส่วนมากเป็นสีน้ำตาล เวลาเคาะเสียงทึบๆ เผาอุณหภูมิค่าประมาณ (1050-1100) นิยมใช้ทำ  
หม้อดิน กระถางต้นไม้ โถ่งน้ำ และประเภทอิฐที่ใช้ในการก่อสร้าง

การออกแบบตกแต่ง หมายถึง การทำเคลือบซีเถ้าพีชที่ใช้ จากการทดลองมาชุบเคลือบบน  
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้เกิดความสวยงาม ดูแลทำความสะอาดได้ง่ายและให้มีความ  
คงทน ไม่บิ่นหรือแตกร้าวได้ง่าย

## บทที่ 2


### เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่อง ผลของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินสโตนแวร์และเอนเทนแวร์ เรื่องนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ประกอบด้วย

1. พีชที่ใช้ในการทำเคลือบ
2. การคำนวณเกี่ยวกับเคลือบ

#### 2.1 พีชที่ใช้ในการทำเคลือบข้อมูลเกี่ยวกับใบตอง

2.1.1 กล้วยเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกในสกุลพุดกษาศาสตร์ ชื่อ Musa ในวงศ์ Musaceae อันมีลักษณะ ใกล้เคียงกับวงศ์ของขิง ข่า กล้วยเกิดได้เฉพาะในโลกตอนอากาศอบอุ่นชื้น ตามธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังจึงแพร่สู่เอเชียส่วนอื่นที่มีภูมิอากาศเหมาะสม และเขตอบอุ่นชื้นส่วนอื่นของโลก



ภาพที่ 2.1 ใบกล้วย

กล้วยเป็นพันธุ์ไม้ถิ่นของเอเชียอาคเนย์ และเป็นผลไม้เก่าแก่พอกๆกับข้าว ซึ่งมีถิ่นแรกในภูมิภาคนี้เช่นกัน มีหลักฐานทางโบราณคดีชี้บ่งว่ามีการเดินเรือค้าขายระหว่างเกาะชวากับแอฟริกา เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตะวันออกโดยเฉพาะเกาะมาดากัสการ์ ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนคริสตกาล สินค้าสำคัญจากชาวก็คือ ข้าวและกล้วย หรือแม้แต่ในถิ่นอินเดียก็ได้รับกล้วยป่าจากการเดินเรือค้าขายระหว่างอินเดียตอนใต้กับเอเชียอาคเนย์ตั้งแต่หลายพันปีมาแล้ว ต่อมาภายหลังจึงได้พบว่าในถิ่นอินเดียมีกล้วยตานีขึ้นตามธรรมชาติและเกิดการผสมพันธุ์กับกล้วยป่า พัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้น กล้วยจากเอเชียอาคเนย์ได้กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของทวีป ดังนั้น คนเอเชียจึงได้รู้จักกินกล้วยเป็นอาหารและใช้ประโยชน์อย่างอื่น ๆ มาแต่โบราณกาลแล้ว

กล้วยในไทยมีหลายพันธุ์มาก กล่าวกันว่ามีถึงร่วม ๆ 100 สายพันธุ์ เช่น กล้วยป่า กล้วยบ้าน กล้วยเมล็ด เป็นต้น เฉพาะกล้วยบ้านที่นิยมปลูกไว้กินริมรั้วในสวนครัวนั้น ก็มีอยู่หลายชนิดคือ กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม เป็นต้น แต่ละกลุ่มกล้วยยังแตกออกเป็นอีกหลายชนิด กล้วยบ้านทั้งหลายคือกล้วยที่กลายพันธุ์มาจากกล้วยป่านั้นเอง

ใบกล้วย

หรือที่เราเรียกกันว่าใบตอง มีลักษณะยาวรี ขนาดกว้าง 50-70 เซนติเมตร ใบยาว 1.5-4 เมตร ก้านใบคือส่วนของก้านถึงตัวใบยาวสัก 50 เซนติเมตร ลักษณะเส้นใบจะเรียงขนานกันทำมุมเกือบตั้งฉากกับก้านใบตรงกลาง เมื่ออายุต้นกล้วยมากขึ้น ใบจะค่อย ๆ เรียวเล็กลงจนกระทั่งแห้งตายไป ใบใหม่จะออกมาทดแทนกันทุก ๆ 7-10 วัน ต้นกล้วยหนึ่งต้นจะมีใบหมุนเวียน ทั่วอายุขัยของมันประมาณ 35-50 ใบ

### 2.1.2 หญ้าคา



ภาพที่ 2.2 ต้นหญ้าคา

ชื่อ หญ้าคา Yaa khaa

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Imparata cylindrica* (Linn) Beauv

ชื่อวงศ์ GRAMINEAE

ชื่ออื่น ๆ ลาแล ลาลาง (ภาคใต้) คา หญ้าคา คาหลวง (ภาคกลาง) เก้อฮี (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)

ลักษณะทั่วไปหญ้าคา เป็นพรรณไม้ล้มลุก จำพวกเดียวกับหญ้า มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้น อยู่เหนือดินมีความสูงประมาณ 0.5 – 1 เมตร ใบ ใบออกเป็นกระจุก บริเวณโคนต้นใบรูปหอกเรียวยาวริมขอบใบคม มีขนเป็นกระจุกในมีขนาดยาวประมาณ 100 – 200 ซม. กว้างประมาณ 1 – 2 ซม. ดอกออกเป็นช่อหรือเป็นพู่ คล้ายหางกระรอก ขึ้นอยู่กลางกอ ซึ่งดอกยาวประมาณ 15 – 25 ซม. มีดอก

ไม่ว่ากรรมใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ย่อยเรียงสลับกันรอบ ๆ แกนกลางข้อ ดอกมีสีขาวอมเหลือง หรือสีม่วง ขยายพันธุ์ ด้วยการใช้เหง้า รสชาติ รสหอมสุขุม นิเวศวิทยาและการแพร่กระจายเป็นพรรณไม้ขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด ทนต่อความร้อน และแสงแดดได้ดี

ประโยชน์ลำต้นหรือเหง้านำมาปรุงเป็นยาแก้โรคไต ดอกเป็นยาแก้ปัสสาวะแดง แก้ไอ แก้ริดสีดวงต่าง ๆ ราก ใช้ปรุงกินเป็นยาแก้ร้อนใน กระจายน้ำ แก้พิษอักเสบใบ กระจายปัสสาวะ บำรุงไต

### 2.1.3 แกลบ



ภาพที่ 2.3 ต้นข้าว

ชื่อไทย : ข้าว  
 ชื่อสามัญ : Rice  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Oryza sativa* L.  
 ชื่อวงศ์ : POACEAE

ลักษณะทั่วไป : เป็นพืชน้ำล้มลุกเขตร้อน ชอบขึ้นในที่ดินเหนียวมีน้ำท่วมขัง มีบางพันธุ์ที่สามารถขึ้นได้ในที่ดอนเรียกว่า "ข้าวไร่" ข้าวมีลำต้นกลวงและแตกเป็นข้อเจริญเติบโตแบบแตกใบยาวเรียวยาวคล้ายเหมือนใบตะไคร้หรือใบหญ้าคา ดอกออกเป็นช่อดอกรวมที่ปลายยอด เรียกว่า "รวงข้าว" ผลหรือเมล็ดเมื่อยังอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีเหลืองทอง

ประโยชน์ : ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวตะวันออก นอกจากนี้แล้วส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าวและข้าวที่แปรสภาพในรูปแบบต่าง ๆ ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรคอีกด้วย


แกลบ (Hull) แกลบ จะมีความชื้นประมาณ 10% และประกอบไปด้วย 16-22% เถ้า (ash) ซึ่ง 90-96% ของ ash ประกอบด้วย ซิลิกา (silica) สารประกอบคาร์โบไฮเดรตในแกลบส่วนมากเป็นพวก Cellulose และ lignin และมีปริมาณโพแทสเซียม (Potassium) และโคลีน (Choline) เล็กน้อย ดังนั้น ความร้อนที่ใช้ในการเผาแกลบจึงสูงกว่าความร้อนที่ใช้ในการเผาฟางข้าว แกลบถูกนำมาใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประโยชน์ด้านอาหารสัตว์ ปุ๋ย เชื้อเพลิงโดยตรง หรือเป็นแก๊ส (gas) ใช้เป็น insulator ในอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก และมีการใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิค (ceramic)

ถ้าสามารถสกัด silica มาจากถ้ำแกลบในราคาต้นทุนต่ำ การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิต solar cell ก็น่าจะทำให้เกิดประโยชน์มากกับประเทศที่ผลิตข้าวได้ดีอย่างประเทศไทย

#### 2.1.4 แคนแสด



ภาพที่ 2.4 แคนแสด

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Spathodea campanulata* Beauv.

ชื่อวงศ์: BIGNONIACEAE ชื่อสามัญ : Africom Tulip Tree

ชื่อท้องถิ่น : แคนแสด

ลักษณะ: พืชยืนต้นกิ่งผลัดใบ ทรงพุ่มสูง ความสูงประมาณ 15 - 20 เมตร ทรงพุ่มแน่นทึบ เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว เรือนยอดทรงกลมทึบ ใบเป็นใบผสมแบบขนนก มีใบย่อย 4 - 7 คู่ ใบย่อยรูปรีปลายใบแหลม ลักษณะใบสากระคายมือดอก สีแดงเลือดหมูหรือแดงอมส้ม ดอกขนาดใหญ่ กลีบดอกร่วงง่าย ออกเป็นช่อตั้งที่ปลายกิ่ง ทยอยบานครั้งละ 2-6 ดอกกลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปประมัยเบี้ยว แคนแสดจะให้ดอกตลอดปี แต่ดอกจะออกมากที่สุดในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ผล เป็นฝักปลายผลแหลมเมื่อแก่สีน้ำตาลดำ แตกก้านเดี่ยว เมล็ดมีปีก การที่มีดอกทั้งปีดังนั้นแคนแสดจึงมีผลแก่อยู่เสมอ แต่จะมีมากในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน - กันยายน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.1.5 ต้นธูปฤาษี



ภาพที่ 2.5 ต้นธูปฤาษี

ชื่อพื้นเมือง : กกธูป ธูปฤาษี เพ็ญ (ภาคกลาง), ปรีอ (ภาคใต้), หญ้าสลาบลวง (ภาคเหนือ), กกช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Typha angustifolia* L.

ชื่อวงศ์ : TYPHACEAE

ชื่อสามัญ : Cat-tail, Elephant Grass, Lesser Reedmace, Narrow-leaved Cat-tail

ลักษณะ : ไม้ล้มลุกสองปี เหง้ากลม แทงหน่อขึ้นเป็นระยะสั้นๆ ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว รูปแถบ ยาวประมาณ 2 ม. แผ่นใบด้านบนโค้งเล็กน้อย ส่วนด้านล่างแบน ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ดอกมีจำนวนมาก ติดกันแน่น สีน้ำตาล ลักษณะคล้ายธูปดอกใหญ่ ก้านช่อดอกกลม แข็ง ดอกแยกเพศ แบ่งเป็นตอนเห็นได้ชัด กลุ่มดอกเพศผู้อยู่ปลายก้าน รูปทรงกระบอก กลุ่มดอกเพศเมียรูปทรงกระบอกเช่นกันแต่ใหญ่กว่ากลุ่มดอกเพศผู้ ดอกแก่จะแตกเห็นเป็นขนขาวฟู ผลเล็กมาก เมื่อแก่แตกตามยาว

ประโยชน์ : ใบยาวและเหนียวนิยมใช้ทำเครื่องจักสาน เช่น เสื่อ ตะกร้า ไซ่มุงหลังคา และทำเชือก ดอกแก่จัดมีขนปุยนุ่มมีลักษณะคล้ายปุยุ่นจึงนิยมใช้แทนนุ่น ยอดอ่อนกินได้ทั้งสดและทำให้สุก ช่อดอกปิ้งกินได้ แป้งที่ได้จากลำต้นไต้ดินและรากใช้บริโภคได้เช่นกัน ในอินเดียเคยใช้ก้านช่อดอกทำปากกา และเชื่อว่าลำต้นไต้ดินและรากใช้เป็นยาบำบัดโรคบางชนิด เช่น ขับปัสสาวะ เยื่อ (pulp) ของต้นกกช้างนำมาใช้ทำใยเทียม (rayon) และกระดาษได้ มีเส้นใย (fibre) ถึงร้อยละ 40 เส้นใยนี้มีความชื้นร้อยละ 8.9 เซลลูโลส (cellulose) ร้อยละ 63 เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) ร้อยละ 8.7 ลิกนิน (lignin) ร้อยละ 9.6 ไข (wax) ร้อยละ 1.4 และเถ้า (ash) ร้อยละ 2 เส้นใยมีสีขาวหรือน้ำตาลอ่อน นำมาทอเป็นผ้าใช้แทนฝ้ายหรือขนสัตว์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.1.6 หูกวาง



ภาพที่ 2.6 ลักษณะใบและผลของต้นหูกวาง

ชื่อสามัญBengal Almond, Indian Almond, Sea Almond

ชื่อวิทยาศาสตร์Terminalia catappa Linn.

วงศ์COMBRETACEAEชื่ออื่นโคน (นราธิวาส), ตัดมือ ตัดมือ (ตรัง), ตาป้ง (พิจิตรโลก, สตูล), ตาแป้ (มลายู-นราธิวาส), หลุมบ่ (สุราษฎร์ธานี), หูกวาง (ภาคกลาง)

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 8 – 25 เมตร เปลือกเรียบ กิ่งแตกรอบลำต้นตามแนวนอนเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ตอนปลายกิ่ง ใบรูปไข่ ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบสอบแคบ เว้า ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ขนาดเล็ก สีขาวนวล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ผลเป็นรูปไข่หรือรูปรีป้อมๆ แบนเล็กน้อย เมื่อแห้งสีดำคล้ำ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสมดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ถิ่นกำเนิดป่าชายหาด หรือตามโขดหินริมทะเล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.1.7 อ้อย



ภาพที่ 2.7 อ้อยแดง *Sugar-cane Saccharum officinarum* Linn.

ชื่ออื่น อ้อย อ้อยขม อ้อยดำ

อ้อยเป็นพืชพวกหญ้าเช่นเดียวกับข้าวและข้าวโพด แต่เราปลูกอ้อยเพื่อเก็บเกี่ยวเอาส่วนของลำต้นซึ่งมีน้ำตาลอยู่แทนที่จะเก็บเกี่ยวเอาเมล็ดแหล่งปลูกอ้อยของโลกอยู่ในประเทศแถบร้อนและเขตร้อน เช่น ประเทศบราซิล คิวบา ออสเตรเลีย อินเดีย ฟิลิปปินส์และไทย เป็นต้น สำหรับประเทศไทย ชาวไร่ส่วนใหญ่ปลูกอ้อยสำหรับทำน้ำตาล แต่มีส่วนน้อยที่ปลูกอ้อยเคี้ยว ได้แก่ อ้อยขาไก่ อ้อยสิงคโปร์ และอ้อยมอริเชียส เป็นต้น อ้อยประเภทนี้ใช้บริโภคโดยตรง มีเปลือกและเนื้อนุ่มกว่าอ้อยที่ปลูกเพื่อทำน้ำตาล

น้ำตาลส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ในประเทศไทยคือน้ำตาลทรายซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบนอกจากจะใช้บริโภคเป็นอาหารประจำวันแล้ว น้ำตาลทรายยังเป็นสินค้าออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศปีละหลายพันล้านบาทอีกด้วย จึงนับว่าอ้อยเป็นพืชอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาก อ้อยเป็นพืชที่มีลำต้นใหญ่แข็งแรง ต้น และมักจะตั้งตรง ลำต้นประกอบด้วยข้อและปล้องเช่นเดียวกับพืชของพวกหญ้า ขนาด รูปร่าง และความยาวของปล้องแตกต่างกันตามพันธุ์และสภาพแวดล้อม ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ลำต้นอาจมีความยาวถึงปีละ 1-2 เมตร และมีปล้องเหนือพื้นดิน 20-30 ปล้อง หรือโดยเฉลี่ยมีปล้องประมาณเดือนละ ๓ ปล้อง แต่ละปล้องยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นยาวประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร ความยาวของปล้องและเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม แต่ละปล้องมี 1 ตา เกิดที่ข้อสลับกันคนละข้างของลำต้น และทุกตาจะมีกาบใบหุ้มอยู่ ใบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่โอบรอบลำต้นและหุ้มตาอยู่เรียกว่า กาบใบ และอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า แผ่นใบ ทั้งสองส่วนแยกจากกันตรงคอใบ กาบใบสั้นกว่าแผ่นใบมาก ใบมีลักษณะคล้ายใบข้าวแต่ใหญ่กว่ามาก ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจักคล้ายฟันเลื่อยคม ต้นอ้อยที่เติบโตเต็มที่จะมีใบที่ทำหน้าที่อยู่ประมาณ 8-12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.1.8 ผักตบชวา



ภาพที่ 2.8 ผักตบชวา

ชื่อไทย : ผักตบชวา ผักปอง สะวะ

ชื่อสามัญ : Water hyacinth

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Eichornia crassipes* (Mart.) Solms

ชื่อวงศ์ : PONTEDERIACEAE

ลักษณะทั่วไป : เป็นพืชน้ำล้มลุกอายุหลายฤดู มีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้ำตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน เป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ำตรงกลางพองออกภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ำ ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ

ประโยชน์ : ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เช่นหมู ใช้ทำปุ๋ยหมัก ก้านและใบอ่อนนำมารับประทานได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.1.9 หมาก



ภาพที่ 2.9 ต้นหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Areca catechu* Linn.

ชื่อสามัญ : Betel nut.

หมาก เป็นพืชที่คู่กับคนไทยมานานแล้ว ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่นิยมกินหมาก แต่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศทั้งรูปหมากสดและหมากแห้ง หมากแห้งใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ฟอกเส้นใย และทำยารักษาโรค และผลหมากสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ใช้สมานแผล แก้ท้องเสีย รักษาเหงือกและฟัน เป็นต้น



ภาพที่ 2.10 ดอกและผลหมาก

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหมากสภาพภูมิอากาศหมากเจริญได้ดีในเขตที่มีอากาศอบอุ่นและร้อนชื้น มีน้ำฝน 1,300-1,500 มม./ปี มีฝนตกกระจายสม่ำเสมอตลอดปี ไม่น้อยกว่า 50 มม./เดือน อุณหภูมิที่เหมาะสม 25-35 องศาเซลเซียส มีแสงแดดมาก อากาศโปร่ง ควรเป็นที่โล่งแจ้ง ที่ระดับความสูง 200-1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียวที่มีการระบายน้ำดี น้ำไม่ขัง มีอินทรีย์วัตถุสูง

การปลูกการเตรียมแปลงปลูก : แปลงปลูกต้องมีการระบายน้ำดี ถ้าเป็นที่มีน้ำขังควรมีการยกร่อง หรือทำทางระบายน้ำ ก่อนปลูกต้องมีการไถและพรวนอย่างน้อย 2 ครั้ง ควรเก็บตอไม้และเศษซากพืชเป็นปุ๋ยคอกหรือใส่ปุ๋ยคอกในแปลงปลูกครั้งแรกในเพื่อการค้ำย เฝ้าดิน เมื่อน้ำขังเห็นน้ำขังประเเยชนด้านกรค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ไม้ดอกเพราะเป็นแหล่งอาศัยของศัตรูพืช และปลวก รูปแบบการปลูกอาจเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูก 2x2 เมตร การปลูกแบบสี่เหลี่ยม ใช้กล้า 400 ต้น/ไร่ ปลูกแบบ สามเหลี่ยมใช้กล้า 461 ต้น/ไร่ แต่ถ้าปลูกบนร่อง จำนวนต้นจะลดลงขึ้นกับระยะระหว่างร่อง การ ปลูกแบบสี่เหลี่ยมควรทำสันร่องกว้าง 4 เมตร แบบสามเหลี่ยมควรกว้าง 3.50 เมตร ซึ่งจะปลูกได้ 3 แถว/ร่อง

การเตรียมหลุม : ถ้าเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำควรขุดหลุม ขนาด 50x50x50 ซม. แต่ ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ขนาดหลุมเล็กกว่านี้ได้ ร่องกันหลุมด้วยปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก และหิน ฟอสเฟต คลุกกับดินชั้นบนแล้วกลบหลุมด้วยดินที่เหลือ

ฤดูปลูก : ควรเป็นต้นฤดูฝน หลังจากที่ฝนตกหนัก 1-2 ครั้ง

การปลูก : เวลาปลูกควรตั้งต้นกล้าให้ตรง และให้ด้านบนของผลอยู่ระดับผิวดิน กลบดินให้แน่น ปักหลักค้ำต้นเพื่อกันต้นโยก รดน้ำให้ชุ่ม ควรทำร่มบังแดด เพื่อลดการคายน้ำ และป้องกันไม่ให้ใบไหม้

#### 2.1.10 สัก



ภาพที่ 2.11 ใบสัก

ชื่อสามัญ	Sak
ชื่อพฤกษศาสตร์	<i>Tectona grandis</i>
วงศ์	Verbenaceae

สัก เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ มีลำต้นปลายตรง มักมีพูพอนบริเวณโคนต้น เรือนยอด กลม ลำต้นมีความสูงตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป มีเปลือกหนาสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน แกมเทา มีใบ ขนาดใหญ่กว้าง 20-30 ซม. ยาว 30-40 ซม. ดอกมีขนาดเล็กสีขาวนวล ออกเป็นช่อขนาดใหญ่ บริเวณปลายกิ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมผลสักรูปร่างค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. ผลหนึ่ง ๆ จะมีเมล็ด 1-4 เมล็ดโดยทั่วไปมักจะเรียกผลสักว่า “เมล็ดสัก” ซึ่งเมื่อแก่จัดจะเป็นสี น้ำตาลนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะเนื้อไม้สักจะมีสีน้ำตาลทอง (เรียกว่าสักทอง) ถึงสีน้ำตาลแก่ และมักจะมีเส้นสีน้ำตาลแก่แทรก (เรียกว่าสักทองลายดำ) เนื้อไม้มีเส้นตรง เนื้อหยาบ แข็งปานกลาง เลื่อยไสกบ ตกแต่งง่ายไม่ค่อยยืดหดหรือบิดงออย่างเหมือนไม้ชนิดอื่น มีความทนทานต่อการทำลายของมอดและปลวกตลอดจนเชื้อราได้ดี จึงมีความทนทาน ตามธรรมชาติสูง และมีลวดลายสวยงามสัก เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ มีลำต้นปลายตรง มักมีพูพอนบริเวณโคนต้น เรือนยอดกลม ลำต้นมีความสูงตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป มีเปลือกหนาสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน แกมเทา มีใบขนาดใหญ่ กว้าง 20-30 ซม. ยาว 30-40 ซม. ดอกมีขนาดเล็กสีขาวนวล ออกเป็นช่อขนาดใหญ่ บริเวณปลายกิ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมผลสุกรูปปร่างค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. ผลหนึ่ง ๆ จะมีเมล็ด 1-4 เมล็ดโดยทั่วไปมักจะเรียกผลสักว่า "เมล็ดสัก" ซึ่งเมื่อแก่จัดจะเป็นสีน้ำตาลลักษณะเนื้อไม้สักจะมีสีน้ำตาลทอง (เรียกว่าสักทอง) ถึงสีน้ำตาลแก่ และมักจะมีเส้นสีน้ำตาลแก่แทรก (เรียกว่าสักทองลายดำ) เนื้อไม้มีเส้นตรง เนื้อหยาบ แข็งปานกลาง เลื่อยไสกบ ตกแต่งง่ายไม่ค่อยยืดหดหรือบิดงออย่างเหมือนไม้ชนิดอื่น มีความทนทานต่อการทำลายของมอดและปลวกตลอดจนเชื้อราได้ดี จึงมีความทนทาน ตามธรรมชาติสูง และมีลวดลายสวยงาม

ในด้านการใช้ประโยชน์ไม้สัก ได้มีการแบ่งคุณลักษณะของไม้สักโดยพิจารณาจากสีของเนื้อ

ไม้ การตกแต่ง ความแข็ง ความเหนียวของเนื้อไม้ออกเป็น 5 ชนิด คือ

1. สักทอง - เนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลทอง เส้นตรง ตกแต่งง่าย
2. สักหิน - เนื้อไม้สีน้ำตาลหรือสีจาง ตกแต่งง่าย
3. สักหยวก - เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อน หรือสีจาง ตกแต่งง่าย
4. สักไซ - เนื้อไม้สีน้ำตาลเข้มปนเหลือง มีไขปนยากแก่การตกแต่งและทาสี
5. สักซี่ควาย - เนื้อไม้สีเขียวปนน้ำตาล น้ำตาลดำ ดูเป็นสีเลอะ ๆ

ซึ่งลักษณะความแตกต่างของเนื้อไม้ดังกล่าวนี้เป็นเพียงประสบการณ์ของผู้ทำไม้เท่านั้น

ยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีผลมาจากพันธุกรรม หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มันขึ้นอยู่ เช่น

ชนิดของป่า ดิน หิน ปริมาณน้ำฝน ฯลฯ

การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติและถิ่นกำเนิด

ไม้สัก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว (ส่วนที่ติดภาคเหนือของ ไทย)และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยนั้น ไม้สักจะขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วนของภาคกลางและเชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี

ไม้สัก ชอบขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือตามพื้นราบแต่ดินระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ซึ่ง อาจจะเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินที่มีความลึกมาก ๆ โดยเฉพาะดินที่เกิดจากหินปูน ซึ่งแตกแยก ผุพังจนกลายเป็นดินร่วนลึก ไม้สักจะเจริญเติบโตดีมากที่สุด มักขึ้นอยู่เป็นกลุ่มไม้สักล้วน ๆ เป็น หุยอม ๆ หรืออาจขึ้นปะปนอยู่กับไม้เบญจพรรณอื่น ๆ เช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตะแบก ฯลฯ โดยมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ เป็นไม้ชั้นล่างได้มีการนำไม้สักไปปลูกนอกเขตธรรมชาติอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น ที่พุก

### 2.1.11 สน



ภาพที่ 2.12 ต้นสน

ชื่อพื้นเมือง สนประดิพัทธ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Casuarina junghuhniana* Miq.

ชื่อวงศ์ Casuarinaceae

ชื่อสามัญ Iron Wood Horsetail

การกระจายพันธุ์ ออสเตรเลีย นำเข้ามาปลูกในไทย โดย พระยาประดิพัทธ์ ภูบาล การขยายพันธุ์ ปักชำ ดอนกิ่ง และการเพาะเมล็ด (ชอบแสงแดดจัด) ลักษณะ ต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 15-35 เมตร ลำต้นเดี่ยว กิ่งแขนงแตกออก และเบนไปในทิศทางเดียวกันเป็นแผงๆ ไม้ผลัดใบ เรือนยอดรูปพีระมิด คล้ายสนทะเล แต่ แคบกว่า กิ่งก้านมีขนาดเล็ก กว่าสนทะเล เปลือกสีน้ำตาลเข้มใบ ใบเดี่ยว ออกจากลำต้นแบบตรงข้าม มีลักษณะเป็นเกล็ด เรียงเวียนรอบข้อ ๆ ละ 8-10 ใบ ใบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ยอดอ่อนหรือปลายกิ่งอ่อนมีสีแดง ดอก ดอกขนาดเล็ก แยกเพศ คนละต้น ดอกเพศผู้ อยู่ ที่ปลายกิ่ง ดอกเพศเมีย ทรงกระบอกหรือเกือบกลม ขนาดเล็ก สีน้ำตาลอมเทา ในไทยมีแต่ ต้นเพศผู้ผล ไม่ ติดผลในไทย เพราะมีแต่ ต้นเพศผู้ในเวศวิทยา ปลูกได้ในดินทุกสภาพ เจริญได้ ดินเค็ม หรือดินปนทราย แดดจัด ทนลมและน้ำท่วมขัง เป็นพืชโตเร็ว ประโยชน์ ข้อมูลจากเอกสาร ปลูกเป็นไม้ประดับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.12 ข้าวโพด



ภาพที่ 2.13 ข้าวโพด

ข้าวโพด

ชื่อ Maize

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Zeamays

ตระกูล Gramineae

ข้าวโพดเป็นธัญพืชที่สำคัญมากพืชหนึ่งของโลก ผลผลิตประมาณครึ่งหนึ่งใช้เป็นอาหารมนุษย์ นอกจากนั้นใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์และอื่น ๆ ข้าวโพดมีถิ่นกำเนิดแถบบริเวณประเทศตะวันตก และเป็นที่ยอมรับกันแถบประเทศทวีปอเมริกากลาง และได้ สำหรับประเทศไทย ข้าวโพดเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคในรูปอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารมาช้านานแล้ว และยังมีการปลูกข้าวโพดเพื่อการเลี้ยงสัตว์กันมาก จนถึงปัจจุบันข้าวโพดนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอีกด้วย

การจำแนกชนิดข้าวโพด

1. ข้าวโพดไร่หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นชนิดที่ปลูกเพื่อการส่งออกเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์
2. ข้าวโพดรับประทานฝักสด

2.1 ข้าวโพดเทียน มีขนาดต้นเล็ก ฝักเล็กเรียวย เมล็ดมนกลม สีเหลืองอ่อน มีรสชาตินุ่มนวลหวานอร่อย

2.2 ข้าวโพดข้าวเหนียว (Glutinous Corn) จะมีฝักและเมล็ดใหญ่กว่าข้าวโพดเทียน เมล็ดสีขาว ฝักสดเมื่อรับประทานจะมีลักษณะเหนียวมัน คล้ายข้าวเหนียวเพราะมีอะไมโลเปคตินมาก (อยู่ในรูปของแป้ง) เมื่อเมล็ดข้าวโพดแก่และแห้งแล้วนิยมนำไปบริโภคในรูปข้าวโพดคั่ว

### 2.3 ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn) ข้าวโพดชนิดนี้ เมื่อสดจะมีรสหวานอร่อย

เนื่องจากมีน้ำตาลกลูโคสมาก (อยู่ในรูปของแป้ง) เมื่อแก่ฝักจะแห้งและเมล็ดเหี่ยวย่น

3. ข้าวโพดฝักอ่อน (Baby Corn) เป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น นับตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวฝักอ่อน ใช้เวลาเพียง 60-75 วัน เท่านั้น สามารถปลูกได้ตลอดปี นิยมนำมาบรรจุกระป๋องหรือขายเป็นฝักสด

4. ปอปคอร์น (Pop Corn) ข้าวโพดชนิดนี้มีคุณสมบัติแตกฟูได้ดี เมื่อถูกความร้อนอาจเป็นเพราะเอนโดสเปิร์มหรือส่วนเนื้อในของเมล็ดไม่มีเยื่อหุ้มเมล็ด (Seed coat) นิยมบริโภคในรูปข้าวโพดคั่ว โดยนำเมล็ดที่แก่แห้งแล้วมาคั่วให้แตก ข้าวโพดชนิดนี้ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

#### 2.1.13 จามจรี



ภาพที่ 2.14 จามจรี

ชื่อพื้นเมือง : ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู จามจรี (ภาคกลาง), กิมบี (กระบี่), ฉำฉา สารสา สำสา ลัง (ภาคเหนือ), ตู๊ดตู (ตาก), เส่คุ เส่ตุ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Samanea saman* (Jacq.) Merr.


ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ชื่อสามัญ : Rain Tree, East Indian Walnut

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดแผ่กว้างโค้งตรงกลางและลาดลงหาขอบคล้ายรูปร่ม ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ใบประกอบแยกแขนงตรงข้ามกัน 2-5 คู่ บนแขนงมีใบย่อย เรียงตรงข้ามกัน 2-10 คู่ คู่ที่อยู่ตอนบนมีขนาดใหญ่สุดและลดหลั่นลงไปจนถึงคู่ล่างที่มีขนาดเล็กสุด ใบย่อยรูปไข่ รูปรี หรือคล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามง่ามใบ โกล่ปลายกิ่ง 1-2 ช่อ ดอกมีจำนวนมาก เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก สีชมพู ฝักรูปขอบขนาน ตรงหรือ โค้งเล็กน้อย ผิวเรียบ ฝักแก่สีน้ำตาลดำ คอดเล็กน้อยเป็นตอนๆ ระหว่างเมล็ด เมล็ดเรียงเป็นแถว ตามความยาวของฝัก สีน้ำตาล รูปแบนรี

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนทั่วโลก ปลูกไว้สำหรับให้ร่มเงาได้ดี ทางภาคเหนือ ปลูกกันมากเพื่อใช้เลี้ยงครั้ง ฝักแก่มีรสหวานวัวควายชอบกิน เนื้อไม้ใช้แกะสลักได้



ภาพที่ 2.15 ลักษณะดอกและลำต้นจามจุรี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-20 ม. แตกกิ่งต่ำ กิ่งมีขนาดใหญ่ เรือนยอดแผ่กว้างโค้งตรงกลางและลาดลงหาขอบคล้ายรูปร่ม กว้างถึงประมาณ 30 ม. เปลือกสีเทา ขรุขระแตกเป็นร่องตามยาว ระหว่างร่องเปลือกมีลักษณะคล้ายไม้ก๊อก เปลือกในสีชมพูหรือน้ำตาลอ่อน กิ่งอ่อนมีขนประปราย ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ แกนกลางใบประกอบยาว 10-18 ซม. ก้านใบประกอบยาว 3-5 ซม. ใบประกอบแยกแขนงตรงข้ามกัน 2-5 คู่ บนแขนงมีใบย่อย เรียงตรงข้ามกัน 2-10 คู่ คู่ที่อยู่ตอนบนมีขนาดใหญ่สุดและลดหลั่นลงไปจนถึงคู่ล่างที่มีขนาดเล็กสุด ตรงจุดต่อระหว่างคูใบย่อยและคู่แขนงใบมักมีต่อมกลมมนสีคล้ำปรากฏชัดเจน ใบย่อยรูปไข่ รูปรี หรือคล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปใบมีลักษณะสมมาตร กว้าง 0.6-4 ซม. ยาว 1.5-6 ซม. ปลายมน มักเว้าตื้นๆ หรือมีติ่งแหลมสั้นๆ โคนเบี้ยว ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนนุ่มทั่วไป ไม่มีก้านใบย่อย ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามง่ามใบโกล่ปลายกิ่ง 1-2 ช่อ กว้าง 5-6 ซม. ช่อตั้งขึ้น ก้านช่อดอกยาว 5-9 ซม. ดอกมีจำนวนมาก ดอกของวงนอกช่อดอกมีขนาดเล็กกว่า ดอกของวงใน ดอกกลางช่อมีขนาดใหญ่ที่สุด ดอกวงนอกมีก้านสั้นๆ ดอกวงในไม่มีก้าน กลีบเลี้ยงติดกันคล้ายรูปแตร ยาว 5-8 มม. มีขนหนาแน่น ปลายแยกเป็น 7-8 แฉก กลีบดอกสีขาวอมเขียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดอกแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก สีชมพู ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 5 ซม. โคนติดกัน เป็นหลอดสั้น รั้งไขแบนยาว ฝักรูปขอบขนาน ตรงหรือโค้งเล็กน้อย กว้าง 1.5-2.4 ซม. ยาว 15-20 ซม. หนา 0.6-1.1 ซม. ผิวเรียบ ฝักแก่สีน้ำตาลดำ คอดเล็กน้อยเป็นตอนๆ ระหว่างเมล็ด เมล็ดเรียงเป็นแถวตามความยาวของฝัก สีน้ำตาล รูปแบนรี กว้างประมาณ 5 มม. ยาวประมาณ 9 มม. หนาประมาณ 4 มม. ถิ่นกำเนิดอเมริกาเขตร้อนและอเมริกาใต้การกระจายพันธุ์เขตร้อนทั่วโลก การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

## 2.2 การคำนวณเกี่ยวกับเคลือบ (ไพจิตร อิงศิริวัฒน์, 2537 และ ปรีดา พิมพ์ขาวขำ, 2350)

นักเซรามิกส์ได้พัฒนาระบบหนึ่งขึ้นมาเพื่อจัดระบบการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการเปรียบเทียบ การใช้สัญลักษณ์ และการแสดงส่วนผสมและการสร้างสูตรเคลือบ ระบบนี้ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน เคลือบจำนวนน้อยมากที่จะมีส่วนผสมเป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยออกไซด์เพียงสามชนิด เคลือบโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยออกไซด์ประมาณ 6 หรือ 8 หรือ 10 ชนิด การได้รู้คุณสมบัติต่าง ๆ ขององค์ประกอบที่เป็นส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเคลือบ ทำให้เราพอจะรู้ล่วงหน้าว่าคุณสมบัติของเคลือบที่น่าจะเป็นอย่างไร สำหรับเคลือบซึ่งมีเนื้อเดียวกันตลอด อาจมีเนื้อซึ่งมีโครงสร้างอย่างเดี่ยวหรือมีเนื้อซึ่งมีโครงสร้างแบบผลึกหรือโครงสร้างแบบแก้วก็ได้

ส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเคลือบปกติแล้วจะไม่ประกอบด้วยวัตถุดิบชนิดเดียว เช่น ส่วนผสมวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตเคลือบอาจประกอบด้วย หินฟันม้า ดิน ฟริต และวัตถุดิบอื่น ๆ วัตถุดิบเหล่านี้แต่ละตัวอาจจะมีองค์ประกอบของสารเคมีที่มีโครงสร้างของเนื้อวัตถุดิบหลาย ๆ แบบ จึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องจัดส่วนผสมของวัตถุดิบให้เหมาะสมเพื่อให้ได้เนื้อของเคลือบตรงตามวัตถุประสงค์นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วย เช่น การขนย้าย การผสม และคุณสมบัติการใช้งานของน้ำเคลือบ การชุบเคลือบต้องชุบให้ได้ความหนาของชั้นเคลือบที่ถูกต้องเหมาะสม ผิวเรียบและเกาะยึดผิวของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ชั้นของเคลือบจะต้องคงทน และทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและกายภาพที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงระหว่างการเผา

นักเซรามิกส์จะต้องเข้าใจและควบคุมความซับซ้อนของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำนายผลที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง การเรียนรู้คุณสมบัติของเคลือบชนิดหนึ่ง และการเตรียมส่วนผสมของวัตถุดิบสำหรับเคลือบนั้นอาจได้จากประสบการณ์ แต่ถ้าต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถทำงานเกี่ยวกับเคลือบทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะต้องรู้สิ่งอื่น ๆ อีกนอกเหนือจากเก็บรวบรวมส่วนผสมของเคลือบต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2.1 การจำแนกชนิดออกไซด์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเคลือบ

วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเคลือบส่วนใหญ่เป็นพวกออกไซด์ หรือเป็นสารประกอบต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงได้ด้วยออกไซด์ เช่นเดียวกับส่วนประกอบของเคลือบและเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์อื่น ๆ ก็สามารถแสดงได้ด้วยออกไซด์เช่นกัน การแสดงองค์ประกอบต่าง ๆ ในลักษณะเช่นนี้ จะทำให้เข้าใจส่วนประกอบซึ่งเป็นเนื้อสารที่มีโครงสร้างต่าง ๆ ของวัตถุได้ดี และสามารถทำให้เกิดการพัฒนาขั้นตอนที่กะทัดรัด เช่น ถ้าเราสามารถแสดงโครงสร้างของเนื้อสารแทนวัตถุเซรามิกส์ ก็เป็นไปได้ที่เราจะทราบคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุนั้น ๆ และยังทำให้เห็นประโยชน์อื่น ๆ อีก การวิเคราะห์หินอาจพบธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบถึง 6 ชนิด ความสำคัญของธาตุแต่ละตัวอาจจะมองเห็นไม่เด่นชัด แต่ถ้าแสดงในรูปของดินขาว หินฟันม้า มัสโคไวต์ และ ควอร์ตซ์ เราจะเข้าใจคุณสมบัติทั้งทางเคมี และ กายภาพที่อุณหภูมิสูงของวัตถุดิบนั้นได้อย่างดี ดังนั้นการแสดงส่วนประกอบของวัตถุในรูปของออกไซด์ซึ่งอยู่ในแบบโมลสมมูลจึงมีประโยชน์ไม่น้อย

ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างของการแสดงสูตรทางเคมี และ สูตรทางเซรามิกส์ของสารประกอบต่าง ๆ ศึกษาได้ดังนี้

ชื่อสารประกอบ	สูตรทางเคมี	สูตรทางเซรามิกส์
ไตรแคลเซียมฟอสเฟต	$\text{Ca}_3\text{P}_2\text{O}_8$	$3\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$
วิลเลไมต์	$\text{Zn}_2 \cdot \text{SiO}_4$	$2\text{ZnO} \cdot \text{SiO}_2$
มัสโคไวต์	$\text{H}_4\text{K}_2\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24}$	$\text{K}_2\text{O} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

ได้กล่าวมาแล้วว่าผลิตผลเซรามิกส์นั้นเราสามารถแสดงส่วนประกอบของผลิตผลนั้นในรูปของออกไซด์ ออกไซด์เหล่านี้เราแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่ม  $\text{R}_2\text{O}$  หรือ  $\text{RO}$  เป็นกลุ่มที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ซึ่งประกอบด้วยออกไซด์ของอัลคาไล และ อัลคาไลเออร์ทต่าง ๆ

กลุ่ม  $\text{R}_2\text{O}_3$  เป็นกลุ่มที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มของออกไซด์ของธาตุซึ่งมีเวเลนซ์ 3

กลุ่ม  $\text{RO}_2$  และ  $\text{R}_2\text{O}_5$  เป็นกลุ่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งเป็นกลุ่มของออกไซด์ของธาตุซึ่งมีเวเลนซ์ 4 และ 5

ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างออกไซด์ในกลุ่มต่างๆ ศึกษาได้ดังนี้

RO, R <sub>2</sub> O	R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	RO <sub>2</sub>	R <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
Li <sub>2</sub> O, Na <sub>2</sub> O, K <sub>2</sub> O	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
BaO, CaO, MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SnO <sub>2</sub>	V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
BaO, SrO, PbO			
	Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ZrO <sub>2</sub>	Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
ZnO, FeO, MnO			
		TiO <sub>2</sub>	
CdO, CuO, NiO			
		CeO <sub>2</sub>	
CoO		ThO <sub>2</sub>	

การคำนวณเกี่ยวกับเคลือบ (glaze calculations)

1. คำนวณจากสูตรพื้นฐาน (empirical formula) เพื่อหาส่วนผสมของสารซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเคลือบ

2. คำนวณจากเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมของวัตถุดิบ (batch composition) เพื่อหาสูตรพื้นฐานก่อนที่จะกล่าวถึงการคำนวณทั้งสองวิธี ขอนำ สูตรพื้นฐานของเคลือบ มาชี้แจงให้ทราบก่อนว่าเราได้แบ่งไว้เป็น สามพวก ด้วยกันคือ

ก. พวกเป็นด่าง หรือ R<sub>2</sub>O, RO เป็นพวกโลหะออกไซด์ เช่น Na<sub>2</sub>O, K<sub>2</sub>O, PbO, CoO เป็นต้น ผลรวมสมมูลของมันต้องเท่ากับ 1

ข. พวกเป็นกลาง หรือ R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ซึ่งได้แก่ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

ค. พวกเป็นกรด หรือ RO<sub>2</sub> ซึ่งได้แก่ SiO<sub>2</sub>

ตารางที่ 2.3 วิธีการเขียนสูตรพื้นฐานของเคลือบนั้นเขียนโดยจัดเป็น 3 ตอน ตอนแรกเป็นพวกด่าง ตอนกลางเป็นพวกที่เป็นกลาง และตอนท้ายเป็นพวกกรด เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

R <sub>2</sub> O, RO	R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	RO <sub>2</sub>
0.6 Na <sub>2</sub> O 0.1 CaO 0.3 PbO	0.5 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4 SiO <sub>2</sub>

เมื่อได้รู้วิธีการเขียนสูตรพื้นฐานของเคลือบแล้ว ก็จะขอแนะนำการคำนวณหาส่วนผสมของเคลือบมา กล่าวต่อไป

การคำนวณจากสูตรพื้นฐาน เพื่อหาส่วนผสมของสารที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการเคลือบ สมมุติว่าเราพบสูตรเคลือบปอร์ซเลน เราสามารถนำมาหาส่วนผสมของวัตถุดิบตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.4 สูตรเคลือบปอร์ซเลน

R <sub>2</sub> O RO	R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	RO <sub>2</sub>
0.4 K <sub>2</sub> O 0.5 CaO 0.1 MgO	0.6 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.4 SiO <sub>2</sub>

ขั้นที่ 1 เขียนออกไซด์พวกเป็นต่าง พวกเป็นกลาง และพวกเป็นกรด ตามลำดับจากซ้ายไปขวา แล้วใส่จำนวนสมมูลกำกับไว้ข้างใต้

ตารางที่ 2.5 การจำแนกออกไซด์เป็น 3 กลุ่ม

K <sub>2</sub> O	CaO	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>
0.4	0.5	0.1	0.6	5.4

ขั้นที่ 2 ออกไซด์ของ K หรือถ้าเป็น Na ให้แทนด้วยโพแทสเซิลฟอสเฟต (K<sub>2</sub>O, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>) หรือโซดาฟอสเฟต (Na<sub>2</sub>O, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 6SiO<sub>2</sub>) ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าต้องใช้โพแทสเซิลฟอสเฟต 0.4 สมมูล ซึ่งจะได้ 0.4 K<sub>2</sub>O, 0.4 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 6SiO<sub>2</sub> นำสมมูลออกไซด์ทั้งสามไปลบออกจากสูตรเคลือบจะเหลือ 0.5 CaO 0.1 MgO 0.2 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> และ 3 SiO<sub>2</sub>

ขั้นที่ 3 ออกไซด์ของ Ca ทั้งหมดแทนด้วยหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO<sub>3</sub>) สื่อภาษาทางเซรามิกส์เรียกว่าไวทิง (whiting) นั่นคือต้องใช้ไวทิงทั้งหมด 0.5 สมมูล ซึ่งจะทำให้ CaO ในสูตรหมดไป ส่วน CO<sub>2</sub> ในไวทิงไม่มีผลกระทบต่อเคลือบอย่างไร เพราะเมื่อเผาจะเป็นก๊าซหนีออกไป ฉะนั้นเหลือออกไซด์อีกสามตัวคือ 0.1 MgO, 0.2 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> และ 3SiO<sub>2</sub>

ขั้นที่ 4 ออกไซด์ของ Mg อาจใช้แร่แมกนีไซต์ (magnesite) หรือแร่โดโลไมต์ (dolomite) ซึ่งมีทั้ง CaCO<sub>3</sub> และ MgCO<sub>3</sub> แต่ในที่นี้จะขอแทนด้วยทัลก์ (talca) หรือแมกนีเซียมซิลิเกต ซึ่งมีสูตรเป็น 3MgO 4SiO<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O จะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการแทนค่า MgO ในสูตรเคลือบทั้งหมด ต้องใช้ 0.03 สมมูล ซึ่งจะได้ 0.1 MgO 0.12 SiO<sub>2</sub> ส่วนน้ำนั้นไม่มีผลกระทบต่อเพราะจะกลายเป็นไอไปเมื่อเผาให้ร้อน ฉะนั้นสูตรเคลือบจะเหลือ 0.2 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

2.87 SiO<sub>2</sub> เอกสารที่ส่งวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นที่ 5 ขั้นนี้นับว่าเป็นหลักสำคัญอันหนึ่งเหมือนกับขั้นแรกคือ  $Al_2O_3$  จะต้องแทนด้วย 0:1 สมมูลของดิน มีสูตร  $Al_2O_3 \quad 2SiO_2 \quad 2H_2O$  ซึ่งจะให้  $0.1 Al_2O_3 \quad 0.2 SiO_2$  และน้ำซึ่งไม่ต้องคำนึงถึงการเติมดินเพียง 0.1 สมมูล ก็เพื่อควบคุมเปอร์เซ็นต์ของดินในส่วนผสมของเคลือบไม่ให้เหลวเกินไป ซึ่งจะทำให้เคลือบมีการหดตัวมากหลังจากการชุบเคลือบ อันจะเป็นเหตุให้เคลือบแตกร่อนและหลุดไปในที่สุด หรืออาจเป็นผลทำให้เคลือบเคลือบผลิตภัณฑ์เป็นหย่อมๆ

ขั้นที่ 6 ออกไซด์ที่ยังเหลือหลังจากเติมดินแล้วคือ  $0.1Al_2O_3 \quad 2.67 SiO_2$  ซึ่ง  $0.1 Al_2O_3$  อาจแทนได้ด้วยอะลูมินาออกไซด์ หรือทางเซรามิกส์เรียกว่า อะลูมินาก็ได้ แต่ไม่ค่อยใช้กัน เพราะอะลูมินาบริสุทธิ์ราคาแพงและทนไฟมาก จะเป็นเหตุให้เคลือบมีจุดหลอมตัวสูงและมักจะทำให้ได้เคลือบด้านจึงมักนิยมใช้ดินที่เผาแล้ว ดินที่เผาแล้วมีสูตร  $Al_2O_3 \quad 2SiO_2$  ซึ่งไม่มีความเหนียว ฉะนั้นเราจึงต้อง  $0.1$  สมมูลของดินเผา ซึ่งจะให้  $0.1 Al_2O_3 \quad 0.2 SiO_2$  ผลสุดท้ายสูตรจะเหลือ  $2.47 SiO_2$  ที่ยังไม่แทนค่า

ขั้นที่ 7 ขั้นสุดท้ายนี้ให้สมมูลที่เหลือทั้งหมดของซิลิกา แทนด้วยเขี้ยวหนุมาน (quartz) หรือภาษาเซรามิกส์เรียกว่าฟลินท์ (flint) นั่นก็คือแทนด้วย  $2.47$  สมมูลของฟลินท์ ( $SiO_2$ )

### 2.2.3 เคลือบฟrit หลักเกณฑ์การผลิตฟritและการคำนวณเคลือบฟrit (frit)

วัตถุดิบที่ละลายน้ำไม่เหมาะที่จะใช้เป็นส่วนผสมของเคลือบ จะต้องทำให้เป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำ โดยการเปลี่ยนสภาพให้อยู่ในรูปของแก้วที่ไม่ละลายน้ำหรือที่เรียกว่าฟrit ฟritก็คือวัตถุดิบของเคลือบที่แท้จริงซึ่งผลิตขึ้นมาใช้ วิธีการคำนวณเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของเคลือบก็กระทำเช่นเดียวกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆต่างกันก็เพียงแต่ฟritจะเป็นตัวให้ออกไซด์หลายตัวแก่เคลือบเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์สีขาวจะมีฟritเป็นองค์ประกอบเสมอ เพราะว่าเคลือบเหล่านี้ต้องการสารประกอบ  $Na_2O$  และ  $B_2O_3$  ปริมาณค่อนข้างสูง สำหรับ  $B_2O_3$  ได้จาก  $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$  และ  $H_3BO_3$  ซึ่งเป็นสารประกอบที่ละลายน้ำ  $Na_2O$  มักได้จาก  $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$  และ  $Na_2CO_3$  ซึ่งเป็นสารประกอบที่ละลายน้ำเช่นกัน การที่จะแปรวัสดุละลายน้ำเหล่านี้ให้เป็นฟrit จำเป็นต้องนำส่วนอื่นของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของเคลือบมารวม โดยทำให้ปริมาณของ  $Na_2O$  และ  $B_2O_3$  ในเคลือบเมื่อใช้ฟritเป็นวัตถุดิบแล้วไม่ต้องหาวัตถุดิบอื่นๆมาช่วย

ประโยชน์ของการเตรียมฟrit ก็คือ

- (1) เปลี่ยนวัตถุดิบของเคลือบที่ละลายน้ำให้เป็นวัตถุดิบที่ไม่ละลายน้ำ
- (2) แปรรูปตะกั่วออกไซด์ไปเป็นฟritที่สมบูรณ์ ทำให้ความเป็นพิษลดลงช่วยลดอัตราที่อาจเกิดพิษของตะกั่ว

- (3) วัตถุดิบที่มีขนาดละเอียดมากหรือหยาบมาก เช่น พวก  $MgCO_3$ ,  $ZnO$  ทำให้เคลือบติดตัวมาก ซึ่งจะทำให้เกิดตำหนิบนเคลือบ การหดตัวทำให้ลดลงได้โดยการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของฟрит
- (4) การผลิตเคลือบสีต่างๆ โดยเฉพาะเคลือบสีที่เกิดจากการละลายของสารประกอบที่ทำให้เกิดสีในเคลือบ ถ้าหลอมออกไซด์ที่ทำให้เกิดสีร่วมกับฟритจะทำให้ได้สีเคลือบสีที่ดีกว่าและมีสีที่สม่ำเสมอกว่า วิธีการนี้เหมาะกับการใช้ออกไซด์ที่เป็นตัวทำให้เกิดสีที่รุนแรง  $CoO$  ถึงแม้ว่าเราจะบดออกไซด์เหล่านี้ให้ละเอียดแล้วก็ตาม เมื่อผสมลงไปในส่วนผสมของเคลือบอาจทำให้เคลือบเกิดจุดต่างได้
- (5) ก่อนที่จะนำส่วนผสมของเคลือบดิบไปชุบเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ถ้าทำการหลอมบางส่วนเป็นส่วนผสมให้เป็นฟрит นั่นคือทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างวัตถุดิบด้วยกัน ซึ่งเท่ากับการเตรียมวัตถุดิบที่ดีและมีความสมบูรณ์ส่วนหนึ่ง ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ใช้ฟритเป็นส่วนผสมกันมากขึ้น การกระทำเช่นนี้จะช่วยให้ได้ผิวเคลือบที่ดีกว่าและเรียกว่าเป็นการช่วยผลิตฟритที่เหมาะสม ควรจะได้ศึกษาหลักเกณฑ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดเตรียมสัดส่วนของวัตถุดิบในการผลิตฟрит แต่ต้องระลึกเสมอว่าหลักเกณฑ์อันนี้เป็นเพียงข้อชี้แนะ เพราะว่ามันเป็นไปได้ที่จะเตรียมฟритที่ดีได้ โดยการละเมิดหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ

หลักเกณฑ์การผลิตฟрит พอจะรวบรวมได้มีดังนี้

- (1) อัตราส่วน  $RO : RO_2$  ควรอยู่ระหว่าง 1:1 ถึง 1:3
- (2) อัตราส่วนของอัลคาไลใน  $RO$  ต่อ  $RO$  ตัวอื่น ๆ ไม่ควรเกิน 1:1
- (3) อัตราส่วนของ  $B_2O_3 : SiO_2$  ไม่ควรเกิน 1:2
- (4) ในฟритไม่ควรมี  $Al_2O_3$  เกิน 0.2 สมมูล

กฎเกณฑ์ข้อแรก

มีความมุ่งหมายที่จะทำให้ฟритมีคุณสมบัติหลอมตัวได้ดี ความหมายของหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือ ถ้าผลรวมสมมูลของกลุ่มออกไซด์ที่เป็น  $RO$  ของฟритมีค่า 0.8 สมมูล  $SiO_2$  ในส่วนผสมของฟритควรเป็น 0.8 หรือไม่ควรมากกว่า 2.4

กฎเกณฑ์ข้อที่สอง

มีความมุ่งหมายที่ทำให้ฟритไม่ละลายน้ำ ถ้าอัลคาไลในฟритมีปริมาณมาก ฟритที่ผลิตได้ก็มีแนวโน้มที่จะละลายให้ไฮเดียมซิลิเกต

### กฎเกณฑ์ข้อสาม

มีความมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าฟritที่ผลิตได้จะไม่ละลายน้ำ ทั้งนี้เพราะว่าการบอริกละลายน้ำ จึงจำเป็นต้องใช้ซิลิกาในปริมาณสองเท่าเพื่อทำให้เกิดสารประกอบที่ไม่ละลาย

### กฎเกณฑ์ข้อสี่

มีความมุ่งหมายที่จะทำให้ฟritหลอมได้ดี ถ้าในฟritมีปริมาณอะลูมินาฟritจะมีความหนืดสูงและทนไฟได้สูงขึ้น ในฟritหลายชนิดจะต้องมีอะลูมินาเป็นองค์ประกอบ 0.1 สมมูล เพื่อให้ฟritสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การสร้างส่วนผสมของฟritที่เหมาะสมและความสำเร็จในการใช้เกณฑ์ของฟritนั้น ต้องการการปฏิบัติและประสบการณ์พอสมควร จะต้องจำไว้ว่า กฎเกณฑ์ของฟrit ได้มาจากประสบการณ์ บางกรณีกฎเกณฑ์ของฟritทุกข้อสามารถยึดถือได้ แต่ก็ยังมีบางกรณีที่ไม่สามารถทำฟrit หรืออาจพูดได้ว่ามีฟritหลายชนิดซึ่งไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของฟrit สามารถผลิตขึ้นและใช้ได้อย่างได้ผล

การคำนวณหาส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตฟrit และการคำนวณหาส่วนผสมของเคลือบซึ่งมีฟritเป็นวัตถุดิบ สามารถทำได้เช่นเดียวกับการคำนวณต่าง ๆ ของเคลือบที่กล่าวมาแล้ว โดยถือฟritก็คือวัตถุดิบตัวหนึ่ง

### 2.2.4 การคำนวณเกี่ยวกับเคลือบฟrit

#### ตารางที่ 2.6 สูตรพื้นฐานของเคลือบ

0.30	Na <sub>2</sub> O		
0.40	CaO	0.25	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
			2.50
			SiO <sub>2</sub>
0.30	BaO		

เมื่อตรวจสอบพบว่าเคลือบชนิดนี้ต้องเป็นเคลือบฟrit ทั้งนี้เพราะว่า Na<sub>2</sub>O มากกว่า Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> จึงไม่สามารถใช้หินฟันม้าเป็นวัตถุดิบสำหรับ Na<sub>2</sub>O ทั้งหมดได้ เนื่องจากอัตราส่วนระหว่าง Na<sub>2</sub>O ต่อ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ในหินฟันม้ามีค่า 1:1 ถ้าเราใช้หินฟันม้า 0.3 สมมูล เราจะได้ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.3 สมมูล กับ SiO<sub>2</sub> 1.8 สมมูล ปริมาณของ Na<sub>2</sub>O กับ SiO<sub>2</sub> ไม่เกินปริมาณที่มีในสูตรเคลือบ แต่ปริมาณ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> นั้นมากเกินไป ถ้าเราใช้ปริมาณหินฟันม้าน้อยกว่านี้ ปริมาณ Na<sub>2</sub>O ที่ได้จะน้อยกว่าในสูตรเคลือบ จึงจำเป็นต้องใช้สารประกอบของโซเดียมอื่นที่ละลายน้ำได้ หรือใช้ฟritเข้าเป็นวัตถุดิบผสมแทน จึงเห็นได้ว่าสูตรเคลือบข้างต้นเป็นเคลือบฟrit

ฟritที่ใช้ในเคลือบนี้จะต้องมีปริมาณ Na<sub>2</sub>O และ CaO เท่ากัน และมีปริมาณ SiO<sub>2</sub> ไม่น้อยกว่าปริมาณ Na<sub>2</sub>O หรือ CaO รวมกัน

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.7 เศษแก้วต่าง ๆ มีสูตรพื้นฐาน ดังนี้

0.50 Na O	
0.50 CaO	2.50 SiO

ใช้เป็นฟริตได้อย่างดี ถึงแม้ว่า SiO : RO มีค่าสูงถึง 2.5 : 1 แต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่ใช้เป็นฟริตได้ เพราะว่ามันเกิน 3 : 1

ตารางที่ 2.8 ขั้นตอนการคำนวณการใช้เศษแก้วเป็นฟริต

วัตถุดิบที่ใช้	Na <sub>2</sub> O	CaO	BaO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>
สูตรเคลือบ	0.30	0.40	0.30	0.25	2.50
0.60 เศษแก้ว	0.30	0.30			1.50
เหลือ 0.10 CaCO <sub>3</sub>		0.10 0.10	0.30	0.25	1.00
เหลือ 0.30 BaCO <sub>3</sub>			0.30 0.30	0.25	1.00
เหลือ 0.25 ดินขาว				0.25 0.25	1.00 0.50
เหลือ 0.50 SiO <sub>2</sub>					0.50 0.50

นำจำนวนสมมูลของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ได้มาคูณกับน้ำหนักสมมูล จะได้ส่วนผสมของวัตถุดิบตามลำดับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2. 9 ขั้นตอนการคำนวณการใช้เศษแก้วเป็นฟrit

วัตถุดิบ	สมมูล X น้ำหนักโมเลกุล	ส่วนผสม	ร้อยละของส่วนผสม		
0.60 เศษแก้ว	0.60 X 200	120.0	$\frac{120}{283.6} \times 100$	=	42.4
0.10 CaCO <sub>3</sub>	0.10 X 100	10.0	$\frac{10}{283.6} \times 100$	=	3.5
0.30 BaCO <sub>3</sub>	0.30 X 197	59.1	$\frac{59.1}{283.6} \times 100$	=	20.8
0.25 ดินขาว	0.25 X 258	64.5	$\frac{64.5}{283.6} \times 100$	=	22.7
0.50 SiO <sub>2</sub>	0.50 X 60	30.0	$\frac{30.0}{283.6} \times 100$	=	10.6
รวม		283.6	100.0		

เมื่อคำนวณส่วนผสมเรียบร้อยแล้ว ควรจะตรวจสอบความเหมาะสมของส่วนผสมของเคลือบอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะควรตรวจสอบว่าปริมาณดินขาวที่ใช้มีมากน้อยเพียงใด จากส่วนผสมที่ได้มา จะเห็นว่ามีดินขาวถึง 22.7% ซึ่งมากเกินไป เคลือบดินควรมีการหดตัวใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่จะทำการชุบเคลือบถ้าเคลือบดินมีการหดตัวสูงกว่าการหดตัวของผลิตภัณฑ์มาก จะทำให้เกิดการแตกกระเทาะร่อนออกมาได้ ในทางตรงข้ามถ้าเคลือบดินมีปริมาณดินขาวผสมอยู่น้อยเกินไปเคลือบดินมีแนวโน้มที่จะเป็นผงร่วงหลุดจากผลิตภัณฑ์ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันต้องการเคลือบดินที่มีคุณสมบัติต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วปริมาณดินขาวที่ผสมอยู่ในเคลือบดินอยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 % สำหรับเคลือบที่มีสารประกอบของตะกั่วอาจใช้ดินขาวเพียง 5 % และเคลือบปอร์ซเลนควรมีดินขาวประมาณ 10%

#### 2.2.5 วิธีแก้ไขเมื่อส่วนผสมเคลือบดินมีดินขาวมากเกินไปมี 2 วิธี

วิธีแรกนำดินขาวส่วนที่มากเกินไปเผาเสียก่อน แล้วจึงนำมาผสมทำน้ำเคลือบ วิธีที่สองทำโดยการคำนวณส่วนผสมวัตถุดิบใหม่ โดยการใช้หินฟันม้าเป็นวัตถุดิบที่ให้อะลูมินาบางส่วน เพราะว่าเคลือบที่มีปริมาณดินมากจะหลอมตัวยาก จึงเป็นการดีที่จะทำการคำนวณหาส่วนผสมของเคลือบไหลซึ่งอาจทำได้ดังนี้

ตารางที่ 2. 10 ขั้นตอนการคำนวณ

วัตถุดิบ	Na <sub>2</sub> O	CaO	BaO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>
สูตรเคลือบ 0.15 (Na <sub>2</sub> O. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .6SiO <sub>2</sub> )	0.30 0.15	0.40	0.30	0.25 0.15	2.50 0.90
เหล็ล 0.30 เศษ แก้ว	0.15 0.15	0.40 0.15	0.30	0.10	1.60 0.75
เหล็ล 0.25 CaCO <sub>3</sub>		0.25 0.25	0.30	0.10	0.85
เหล็ล 0.30 BaCO <sub>3</sub>			0.30 0.30	0.10	0.85
เหล็ล 0.10 ดินขาว				0.10 0.10	0.85 0.20
เหล็ล 0.65 SiO <sub>2</sub>					0.65 0.65

ตารางที่ 2. 11 วิธีคำนวณส่วนผสมของเคลือบ

วัตถุดิบ	สมมูล	X	น้ำหนัก สมมูล	=	ส่วนผสม	ร้อยละของส่วนผสม
หินฟันม้า	0.15	X	524.5	=	78.7	$\frac{78.7 \times 100}{274.4} = 28.68$
เศษแก้ว	0.30	X	200.0	=	60.0	$\frac{60.0 \times 100}{274.4} = 21.87$
CaCO <sub>3</sub>	0.25	X	100.0	=	25.0	$\frac{25.0 \times 100}{274.4} = 9.11$
BaCO <sub>3</sub>	0.30	X	158.0	=	45.9	$\frac{45.9 \times 100}{274.4} = 16.73$
ดินขาว	0.10	X	258	=	25.8	$\frac{25.8 \times 100}{274.4} = 9.40$
SiO <sub>2</sub>	0.65	X	60	=	39.0	$\frac{39.0 \times 100}{274.4} = 14.21$
รวมน้ำหนักส่วนผสม				=	274.4	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในส่วนผสมเคลือบจะมีดินประมาณ 9.4 % ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมใช้ได้

ตัวอย่าง เคลือบข้างท้ายนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง ที่จะต้องทำส่วนผสมบางส่วนของเคลือบให้อยู่ในรูปฟрит

ตารางที่ 2.12 ตัวอย่างเคลือบ

0.120	K <sub>2</sub> O		
0.230	Na <sub>2</sub> O	0.240	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
		2.55	SiO <sub>2</sub>
0.300	CaO	0.49	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
0.350	PbO		

เคลือบฟритนี้มี B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> เป็นส่วนประกอบ ไม่สามารถใช้เศษแก้วทั่วไปเป็นฟритได้ K<sub>2</sub>O , Na<sub>2</sub>O และ B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> จะต้องรวมอยู่ในฟрит ใช้ Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> · 10H<sub>2</sub>O เป็นตัวให้ Na<sub>2</sub>O และ B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ในฟрит จากสูตรเคลือบฟริตที่ผ่านมาจะเห็นว่า จะต้องใช้ 0.230(Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> · 10H<sub>2</sub>O) ซึ่งจะให้ 0.230 Na<sub>2</sub>O กับ 0.460 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ที่เหลือ 0.03 สมมูล ใช้ H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> แทน ตามสูตรเคลือบมีปริมาณของ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> สูงมาก ไม่สมควรแทน Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ทั้งหมดด้วยดิน (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> · 2SiO<sub>2</sub> · 2H<sub>2</sub>O) เนื่องจากยังมี K<sub>2</sub>O เหลืออยู่จึงสมควรที่จะใช้หินฟันม้า K<sub>2</sub>O · Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> · 6SiO<sub>2</sub> แทน ซึ่งจะช่วยลดทั้งปริมาณ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> และ SiO<sub>2</sub> ได้ด้วย จะเห็นว่าจะต้องใช้ 0.12 สมมูล K<sub>2</sub>O<sub>3</sub> · Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> · 6SiO<sub>2</sub> จึงจะแทน K<sub>2</sub>O ที่มีในเคลือบทั้งหมด พร้อมกับได้ 0.12 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> และ 0.72 SiO<sub>2</sub> จะเหลือ 0.12 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ซึ่งใช้ดินแทนได้ทั้งหมด ส่วน SiO<sub>2</sub> ในสูตรเคลือบจะเหลือ 1.83 SiO<sub>2</sub>

เพื่อให้ฟริตไม่ละลายน้ำ ในส่วนประกอบของฟริตควรมี Cao บ้าง สำหรับกรณีนี้ CaO ควรใช้ CaCO<sub>3</sub> แทนทั้งหมด เพื่อให้อัตราส่วนระหว่าง R<sub>2</sub>O : RO ไม่เกิน 1:1 ควรใช้ PbO แทน Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub> แทน 0.15 สมมูล ผสมลงในฟริต

ตารางที่ 2.13 ตัวอย่างเคลือบ รวบรวมกลุ่ม R<sub>2</sub>O , RO ในฟริต

0.120	K <sub>2</sub> O	หรือ	0.150	K <sub>2</sub> O
0.230	Na <sub>2</sub> O		0.288	Na <sub>2</sub> O
0.300	CaO		0.375	CaO
0.150	Pb <sub>3</sub> O <sub>4</sub>		0.187	Pb <sub>3</sub> O <sub>4</sub>
0.800			1000	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ขั้นตอนการเผาตบผลิตภัณฑ์

### 1. การอบแห้งผลิตภัณฑ์ ( drying )

การอบแห้งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้วต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนำไปเผา การรอให้แห้งสนิทเสียเวลานาน กระบวนการผลิตไม่สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้ลม ความชื้น และอุณหภูมิช่วยในการอบแห้งได้อย่างสม่ำเสมอ การอบแห้งจะมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อดินที่มีการหดตัวสูง จากเปียกถึงแห้ง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาบิดงอแตกร้าวของชิ้นงานตามหลักการแล้วการผึ่งแห้งชิ้นงานควรเป็นไปอย่างช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ควรเร่งอัตราการอบแห้ง ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่มีความหนาของชิ้นงาน 1-2 นิ้ว บางครั้งต้องใช้เวลาอบแห้งนานเป็นเดือน ดินที่มีการหดตัวสูง การแตกร้าวจะเกิดขึ้นได้ง่าย วิธีช่วยแก้ปัญหานี้อาจจะทำได้โดยการปรับแต่ง เช่น การเติมสารเคมีประเภทแอมโมเนียมคาร์บอเนต หรือแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต ลงไปประมาณ 0.1-0.5 % ในเนื้อดินจะช่วยลดเวลาการแห้งตัวลงได้มาก ได้มีการศึกษาดังนี้

1. ในการทำผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ใช้เครื่องจักรเกอร์ ปกติจะอบแห้งนับชั่วโมงขึ้นไปในห้องอบแห้งที่มีการควบคุมความชื้น ถ้าเติมแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต 0.4 % จะทำให้เร่งระยะเวลาการอบแห้งลงได้ประมาณ 80 %

2. ในเนื้อดินชนิดพิเศษ เนื้อดินซิลิมาไนต์ (Silimanite ) ที่ขึ้นรูปโดยการใช้น้ำเดกซ์ตริน ( Dextrin ) 3 % และน้ำประมาณ 12 % ไม่สามารถที่จะทำการอบแห้งได้ เนื่องจากเดกซ์ตรินจะเข้ามาปิดรูพรุนของผิวงาน น้ำจึงไม่สามารถที่จะระเหยออกมาได้ ทดลองเติมแอมโมเนียมคาร์บอเนตลงไป พบว่าช่วยทำให้เกิดการแห้งตัวเร็วขึ้นในเวลา 4-5 วันเท่านั้น การควบคุมการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาดังนี้

1. แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์
2. ขนาดของอนุภาคเนื้อดิน และชนิดของดินที่ใช้
3. รูปร่าง ขนาด และความหนาของงาน

### วิธีการอบแห้ง

#### 1. การอบแห้งแบบฮอทฟลอร์ไดรยเออร์ ( Hot Floor Dryer )

การอบแห้งแบบนี้ใช้ห้องอบที่ได้รับความร้อนมาจากเตาในส่วนของแก๊สมรผ่านมาทางปล่องระบายความร้อนเข้ามาในห้องอบไอน้ำจากผลิตภัณฑ์ที่ระเหยออกมาทำให้บรรยากาศในห้องอบค่อนข้างชื้น จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นในห้องอบให้เหมาะสมและส่วนมากห้องอบแบบนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่มาก

#### 2. การอบแห้งแบบอาศัยความชื้นสัมพัทธ์

การอบแบบนี้อาศัยหลักที่ว่า ของที่เปียกอยู่จะไม่มีภาระระเหย ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรรมการแข่งขันเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มีค่าสูงมาก แม้ว่าจะมีการเพิ่มอุณหภูมิก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะอบแห้งแบบนี้ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเตาอบไม้มก ซึ่งจะบรรจุหรือวางบนรถที่ผ่านห้องเผาที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์มีค่ามากจนไม่มีการระเหยของน้ำในผลิตภัณฑ์ออกมาเลย เมื่อรถเคลื่อนที่มาจนถึงบริเวณที่กำหนดที่จะเริ่มมีการระเหยอุณหภูมิจะลดลง ในขณะที่ผิวของผลิตภัณฑ์ยังคงเหลือความร้อนอยู่ ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในบริเวณนี้ลดลง ความชื้นในผลิตภัณฑ์จะระเหยออกมาอย่างรวดเร็วจนแห้ง

### 3. การอบแห้งโดยใช้รังสีอินฟราเรด

การอบแบบนี้ต้องมีแหล่งกำเนิดคลื่นได้แสง หรืออินฟราเรดที่จะทำให้โมเลกุลของน้ำในเนื้อผลิตภัณฑ์ดูดกลืนเข้าไปและเกิดพลังงานความร้อนขึ้นจนไอน้ำระเหยออกมาจากผลิตภัณฑ์ การอบแห้งวิธีนี้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วสม่ำเสมอ

### 4. การอบแห้งโดยใช้คลื่นความถี่สูง

ใช้หลักการเหมือนวิธีอินฟราเรด แต่เปลี่ยนมาเป็นคลื่นวิทยุที่มีความเข้มข้นมาก ๆ เช่น ไมโครเวฟแทน

### 5. การอบแห้งโดยใช้กระแสไฟฟ้า

อาศัยหลักการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเนื้อดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดินที่ขึ้นรูปจากท่อนดินขนาดใหญ่ เช่นอุตสาหกรรมฉนวนไฟฟ้า ท่อนดินที่ผ่านเครื่องรีดจะมีขนาดใหญ่มาก การอบแห้งแบบทั่วไปไม่สามารถที่จะทำให้แห้งได้ในเวลาอันสั้น จะใช้วิธีส่งกระแสไฟฟ้าผ่านท่อนดินนี้ด้วยค่าที่เหมาะสมทำให้โมเลกุลของน้ำในดินสั่นสะเทือนและระเหยออกมา บริษัทผู้ผลิตฉนวนไฟฟ้ารายใหญ่ของญี่ปุ่นคือ เอ็น.จี.เค. (NGK) ได้ใช้วิธีนี้ในการอบแห้ง

### สรุปการอบแห้งผลิตภัณฑ์

เนื้อดินที่มีปัญหามากต้องคอยระวังให้แห้งช้าๆ ชีงงานในระหว่างการอบแห้งจะต้องไม่บิดเบี้ยวหรือมีรอยแตกร้าวก่อนเผา เพราะหลังจากการเผาจะเห็นการบิดเบี้ยวมากขึ้นและแตกร้าวมากขึ้น ไม่ควรวางชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้งโดนแดดข้างเดียวหรือโดนลมข้างเดียว ชิ้นงานจะเกิดการหดตัวไม่เท่ากัน ควรนำไปเก็บไว้ในห้องอบแห้งที่ควบคุมลม ความร้อนและความชื้น เพื่อลดปัญหาการบิดเบี้ยว แตกร้าวก่อนเผา ผลิตภัณฑ์ที่มีหูควรให้หูแห้งพร้อมตัวชิ้นงาน ถ้าหูแห้งก่อนจะเกิดการหดตัว ดึงออกจากชิ้นงานแตกได้ง่าย ควรใช้พลาสติกพันบริเวณหูไว้ หรือนำไปอบแห้งในห้องที่มีการควบคุมความชื้นให้แห้งช้าๆพร้อมกัน

## การบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาดิบ

การวางผลิตภัณฑ์ในเข้าเตาเผาดิบสามารถวางผลิตภัณฑ์ให้ชิดกันหรือนำมาซ้อนทับกันได้ โดยเอาผลิตภัณฑ์ชั้นเล็กวางในชั้นใหญ่ เช่นกระถางหรือจานวางซ้อนกันได้ 4-6 ใบผลิตภัณฑ์ประเภทชามจะเอาปากประกบกันไว้เป็นคู่ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้วจะมีความพรุนตัวสูง เนื่องจากการเผาดิบในอุณหภูมิค่า 750-800 °C ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถดูดซึมน้ำเคลือบได้ดี เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญในการชุบเคลือบ เมื่อชุบเสียสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปล้างเคลือบออก ผึ่งให้แห้งแล้วนำมาเคลือบใหม่

วงจรในการเผาดิบผลิตภัณฑ์ประเภทถ้วยชาม แจกันที่มีขนาดสูงไม่เกิน 30 ซม. ใช้วงจรในการเผาดิบธรรมดา แต่ถ้าเป็นงานประติมากรรม หรืองานที่มีความหนาเกิน 1 นิ้ว ต้องเผาให้ช้าลงกว่าธรรมดา ควรแยกเผาคนละเตา

### วงจรการเผาดิบมีดังนี้

24 °C	อุณหภูมิห้องเริ่มเผาผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ ผลิตภัณฑ์ควรแห้งสนิทก่อน เผาเร่งอุณหภูมิ ไม่ควรเร่งอุณหภูมิเกินชั่วโมงละ 100 °C
100-250 °C	เป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์ระบายน้ำออกจากเตาเผา ควรแง้มประตูเตาเผาทิ้งไว้ (เตาแก๊ส) หรือเปิดระบายความชื้นออกให้เพียงพอ ถ้าระบายไอน้ำออกไม่ทันเผาเร็วเกินไปผลิตภัณฑ์จะแตก
230-573 °C	ผลึกของควอทซ์จะขยายตัวเปลี่ยนรูปทรงของผลึก เป็นช่วงวิกฤติ ต้องควบคุมการเผาอย่างช้าๆไม่ควรเกิน 100 °C ต่อชั่วโมง
600 °C	เป็นช่วงการเผาที่ปลอดภัย เร่งอุณหภูมิการเผาให้เร็วขึ้นได้ ถึงชั่วโมงละ 150-200 °C
750-800 °C	สิ้นสุดการเผาดิบ

### สรุปการเผาดิบ

สรุปการเผาดิบจะต้องเผาแบบบรรยากาศสมบูรณ์ ตั้งแต่ต้นจนจบ 24-750 °C ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง ควรระวังไม่ให้เกิดเขม่าหรือควันสีดำจับผลิตภัณฑ์และเตาเผา ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ควรอุ่นที่อุณหภูมิ 60-80 °C เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมงก่อนเผาจริง ผึ่งในแสงแดดร้อนจัดอุณหภูมิประมาณ 50 °C ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปผลิตภัณฑ์อาจแตกได้ เผาเสร็จแล้วทิ้งให้เตาเย็นลงเท่ากับเวลาที่ทำการเผาห้ามเปิดเตาก่อนอุณหภูมิ 150 °C ผลิตภัณฑ์กระทบอากาศเย็นนอกเตาจะแตกได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การเผาเคลือบ

การเผาเคลือบ คือการเผาครั้งที่ 2 หลังจากการเผาดิบแล้วโดยนำผลิตภัณฑ์ไปชุบน้ำเคลือบ เพื่อให้ น้ำเคลือบติดผิวผลิตภัณฑ์แล้วนำไปเผา เพื่อให้ น้ำเคลือบหลอมละลายติดผิวผลิตภัณฑ์ให้มีความมันวาว สามารถต้านทานความเป็นกรดเป็นด่างได้ อุณหภูมิการเผาที่ขึ้นอยู่กับเนื้อดินที่นำมาผลิต ซึ่งแตกต่างกันและอุณหภูมิของน้ำเคลือบก็มีการหลอมละลายที่แตกต่างกัน การเผาเคลือบสามารถเผาได้เร็วกว่าการเผาดิบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการเผาดิบมาแล้วหนึ่งครั้ง

### วัตถุประสงค์ในการเคลือบมีดังนี้

1. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามน่าใช้
2. เพื่อให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น มีความต้านทานต่อการกัดและด่างและสารเคมีชนิดอื่น ๆ
3. เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำและแก๊ส ในภาชนะที่ต้องใส่อาหาร
4. เพื่อให้ทนทานต่อการกระแทกและเสียดสี โดยเฉพาะภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร
5. เพื่อป้องกันความสกปรกและง่ายต่อการทำความสะอาด เพราะภาชนะจะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเมื่อมีการเคลือบ

### การชุบเคลือบ

หลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตกแต่งแล้วหรือไม่ได้ตกแต่ง นำมาชุบเคลือบโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การทาเคลือบ โดยการใช้แปรงที่มีขนยาวนุ่มทา การทาไม่ควรทำซ้ำ ๆ กันและทาไปทางเดียวกันไม่ย้อนไปย้อนมา การทานี้ไม่เหมาะสมกับงานใหญ่ ๆ
2. การชุบเคลือบหรือการจุ่มเคลือบ การชุบหรือการจุ่มเคลือบนี้เป็นวิธีที่กระทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าวิธีอื่น เหมาะสำหรับผลงานที่มีขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา สามารถยกได้สะดวกแต่จะต้องมีน้ำเคลือบที่มากพอที่จะจุ่มผลงานลงไปได้ทั้งชิ้น และต้องคอยกวนน้ำเคลือบอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ น้ำเคลือบตกตะกอนและให้ได้ น้ำเคลือบที่ชุบสม่ำเสมอ
3. วิธีเทราด ( Pouring ) เป็นวิธีการที่เก่าแก่และล้าสมัยในเชิงอุตสาหกรรม แต่ก็ยังใช้ได้ดีในเชิงหัตถกรรม กระทำโดยการนำผลงานที่จะชุบเคลือบวางบนปากอ่างที่มีไม้พาดไว้ 2 ชิ้น แล้วใช้ภาชนะตักน้ำเคลือบราดผลงานให้ทั่ว ละอาจจะราดหลายสีกก็ได้ตามต้องการ
4. วิธีพ่นเคลือบ ( Sprayng ) คือการใช้เครื่องพ่นที่ทำให้ น้ำเคลือบแตกกระจายออกมาเป็นฝอยทำให้เคลือบได้สีที่สม่ำเสมอได้ผลดีมาก เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ขั้นตอนการเผาเคลือบ

การวางผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา ผลิตภัณฑ์ที่ชุบเคลือบแล้วทุกชิ้น จะต้องเซ็ทกันผลิตภัณฑ์ให้หมดเคลือบ เพื่อป้องกันการหลอมละลายของเคลือบติดแผ่นรองเตาเผา ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะต้องวางห่างกันประมาณ 5-10 มม. ไม่ให้น้ำเคลือบสัมผัสกัน เพราะเคลือบจะหลอมละลายที่อุณหภูมิ

การวางผลิตภัณฑ์ในเตาเผาแก๊ส ควรวางห่างจากหัวพ่นเล็กน้อย ถ้าผลิตภัณฑ์โดนไฟเลียเคลือบจะต่าง ในเตาเผาไฟฟ้าอย่างวางผลิตภัณฑ์ชิดตลอดมากเกินไป เคลือบจะไหลติดตลอดเสียหายได้ ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ควรวางไว้ตรงกลางๆเตา ได้รับความร้อนสม่ำเสมอลดการบิดเบี้ยวหลังการเผา

### วงจรการเผาเคลือบ

100-200 °c	น้ำที่อยู่รอบๆอนุทินระเหยกลายเป็นไอออกจากรูเตาเผาถ้าเผาเร็วเกินไปไอน้ำจะระเหยออกมาไม่ทันผลิตภัณฑ์จะระเบิดในเตา
450 °c	น้ำในสูตรเคมีของดินเริ่มระเหย
230-573 °c	ผลึกของควอทซ์หรือซิลิกาเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างผลึกทำให้ดินเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ถ้าเผาเร็วในช่วงนี้ผลิตภัณฑ์จะระเบิด
500-600 °c	น้ำที่เป็นส่วนประกอบของดินถูกเผาหมดไป ดินเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นหินอินทรีย์สารในดินถูกเผาไหม้
900-950 °c	เศษกากแก้วถ่านของอินทรีย์สาร(carbon)ในเนื้อดินถูกเผาไหม้หมดไป หินปูนสลายตัวทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 825c
980 °c	ดินเปลี่ยนโครงสร้างเริ่มการหดตัว จากการหลอมละลายรวมตัวของวัตถุดิบ
1050-1100 °c	เฟลสปาร์ในเนื้อดินเริ่มหลอมละลาย เกิดโครงสร้างรูปเข็มประสานกันจากผลึกมัลไลต์ในเนื้อดินช่วยให้ดินมีความแข็งแกร่ง และการหดตัวยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1200 °c	ผลึกมัลไลต์มีมากขึ้นดินหลอมละลายปิดรูพรุนของเนื้อดินเนื้อแน่นและมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
1250 °c	เนื้อดินและน้ำเคลือบสุกตัวหลอมละลาย(sintering)โครงสร้างของผลึกดินเปลี่ยนเป็นแก้ว 60% มัลไลต์ 21% และควอทซ์ 19%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เตาเผา ( kiln)

เตาเผาเซรามิกโดยทั่วไป จะแบ่งออกได้ตามวิธีการเผาและเชื้อเพลิงที่ใช้

### 1. เตาเผาแบบไม่ต่อเนื่อง ( batch type)

1.1 เตาแบบทางระบายความร้อนขึ้น ( up draft kiln)เป็นชนิดที่ความร้อนจากเปลวไฟผ่านตัวผลิตภัณฑ์จากด้านล่างขึ้นด้านบนและออกไปที่ปล่อง มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงต่ำ ไม่สามารถในอุณหภูมิสูงเกิน  $1200^{\circ}\text{C}$

1.2 เตาแบบทางระบายความร้อนลง (down draft kiln) เป็นชนิดที่ความร้อนจากเปลวไฟจะวิ่งผ่านผนังเตาด้านข้างขึ้นปะทะเพดานเตา และวิ่งลงผ่านผลิตภัณฑ์ลงสู่ด้านล่าง ประสิทธิภาพการเผาจะดีกว่าเตาระบายความร้อนขึ้น ได้แก่ เتامังกร เตาแมงป่อง

### 2. เตาเผาแบบต่อเนื่อง ( continuous kiln)

เป็นเตาเผาแบบต่อเนื่องได้แก่เตาอุโมงค์(tunnel kiln) หลักการก็คือวางผลิตภัณฑ์บนรถเตา และรถเตาเคลื่อนผ่านไปใ้ในอุโมงค์เตา ที่มีระดับอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ และเพิ่มขึ้นไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุด หลังจากนั้นระดับอุณหภูมิจะลดต่ำลง

เตาอุโมงค์ได้มีการพัฒนาเป็น เตาแบบโรลเลอร์ฮาร์ท ( roller heart kiln)โดยผลิตภัณฑ์จะวิ่งบนล้อเลื่อน แทนที่จะวางเรียงบนรถเตา ผลิตภัณฑ์ที่เผาวางอยู่บนชั้นเดียวของโรลเลอร์

นอกจากนี้ยังมีเตาเผาแบบไม่ต่อเนื่องอีกชนิดคือ เตาชัตเติล (shuttle kiln) ซึ่งเป็นเตาเผาแบบมีฝาเปิด มีทั้งแบบฝาหน้าและแบบฝาด้านบน เชื้อเพลิงที่ใช้ได้แก่ ไฟฟ้าและแก๊ส

### บรรยากาศในการเผา ( firing atmosphere)

ในการเผาไหม้โดยทั่วไปจะมีพวกก๊าซที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไอน้ำ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอื่นๆ ปริมาณและสัดส่วนของก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมให้ได้บรรยากาศที่ เรียกว่า ออกซิเดชั่น (oxidation)ซึ่งหมายถึงการเผาไหม้ที่ใช้ปริมาณออกซิเจนในอากาศมากเกินไปที่จะทำให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์

โดยปกติก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจน จะมีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศ ส่วนไอน้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นผลจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon)ในกรณีที่ออกซิเจนไม่เพียงพอสำหรับการเผาไหม้ จะทำให้เกิดก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้น การเผาแบบนี้เรียกว่า การเผาแบบรีดักชัน (reduction) หรือการเผาแบบบรรยากาศไม่สมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## อุณหภูมิในการเผาติดและเผาเคลือบ

อุณหภูมิในการเผาติดและเผาเคลือบแบ่งตามลักษณะของเนื้อดิน ได้ดังนี้

1. เนื้อดินเอิทธิร์นแวร์ (earthen ware) ใช้อุณหภูมิในการเผาติดที่  $780-800^{\circ}\text{C}$  และอุณหภูมิในการเผาเคลือบที่  $800-1200^{\circ}\text{C}$
2. เนื้อดินสโตนแวร์ (stone ware) เป็นเนื้อดินที่มีความแข็งแกร่งเหมือนเนื้อหิน อุณหภูมิในการเผาติดที่  $780-800^{\circ}\text{C}$  อุณหภูมิในการเผาเคลือบที่  $1200-1220^{\circ}\text{C}$
3. เนื้อดินพอร์ซเลน (porcelain ware) เป็นเนื้อดินที่มีความขาว โปร่งแสง มีความแข็งแกร่งกว่าเนื้อดินสโตนแวร์ ใช้ทำชุดอาหารเกรด A มีราคาสูง อุณหภูมิในการเผาติดที่  $1200^{\circ}\text{C}$  เนื่องจากเนื้อดินมีการบิดเบี้ยวและหดตัวสูง จึงต้องเผาติดที่อุณหภูมิสูงสุดตัวของเนื้อดิน เพื่อป้องกันการบิดเบี้ยวของผลิตภัณฑ์ และเผาเคลือบที่  $1180^{\circ}\text{C}$

นอกจากนี้ยังมีเนื้อดินพอร์ซเลนอีกชนิดคือ โบนไซนา ซึ่งเป็นเนื้อดินที่มีความโปร่งแสงมากที่สุด มีราคาแพงกว่าพอร์ซเลน กรรมวิธีการผลิตยุ่งยากกว่า และการเผาติดที่อุณหภูมิสูงกว่า ใช้ทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่หรูหรา

ข้อที่ควรคำนึงถึงในการเผาติดและการเผาเคลือบ ส่วนผสมของเนื้อดิน

1. การไล่น้ำทั้ง ความชื้นอิสระ และน้ำที่รวมอยู่ในโครงสร้างของเนื้อดิน
2. การไล่สารอินทรีย์ปนเปื้อน
3. การไล่พวกซัลเฟอร์ปนเปื้อน
4. การเปลี่ยนแปลงรูปผลึกของควอทซ์ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาในอุณหภูมิต่างๆ
5. อุณหภูมิสูงสุดตัวของผลิตภัณฑ์ และบรรยากาศในการเผา

การเตรียมเนื้อดินปั้น

1. ลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์
2. ขนาดและอนุภาคของส่วนผสม
3. การขยายและการหดตัวของวัตถุดิบที่อุณหภูมิต่างๆ

กระบวนการเผา

1. ระยะเวลาในการเผา อุณหภูมิในการเผา โครงสร้างเตาเผาและแผ่นรองเตาเผาผลิตภัณฑ์
2. การควบคุมการเผาทุกขั้นตอน การเผาติด การเผาเคลือบ และการเผาตกแต่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### การบันทึกและการทำตารางการเผา

1. เพื่อตรวจดูอุณหภูมิการเผา และการทำงานของเตาเป็นไปตามปกติหรือไม่
2. ผู้เผาต้องรีบแก้ปัญหาเมื่ออุณหภูมิไม่ขึ้น เช่นปรับหัวฟน ปรับช่องอากาศ หรือปรับความดันแก๊ส
3. เพื่อควบคุมการเผาให้ได้มาตรฐานทุกครั้ง ป้องกันการผิดพลาด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องผลของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ เพื่อศึกษาผลของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์และเพื่อเปรียบเทียบสีและลักษณะของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์ที่ใช้วัตถุดิบต่างกัน โดยผู้จัดทำได้จัดลำดับการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ดังนี้

- 3.1 ขอบเขตการวิจัย
- 3.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.3 การดำเนินการทดลอง
- 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

#### 3.1 ขอบเขตการวิจัย

กลุ่มพืชตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

ตัวอย่างซีเมนต์ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 13 ชนิดคือ ไบตอง ภูเขา หิน แกลบ แคนตาลูป ทุเรียน กล้วย อ้อย ผักตบ หนาม ซีเมนต์ไม้สัก ข้าวโพด และจามจุรี

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรต้น (independent variable) ชนิดของซีเมนต์ที่ใช้ทำเคลือบ จำนวน 13 ชนิดคือ ไบตอง ภูเขา หิน แกลบ แคนตาลูป ทุเรียน กล้วย อ้อย ผักตบ หนาม ซีเมนต์ไม้สัก ข้าวโพด จามจุรี และประเภทของเนื้อดินปั้น 2 ประเภทได้แก่ ดินสโตนแวร์และดินเอทเทนแวร์

ออกไซด์ที่ทำให้เกิดสี 5 สี ได้แก่ Iron, Copper, Cobalt, Chrom และ Titanium อย่างละ 3%

ตัวแปรตาม (dependent variable) น้ำหนักหลังเคลือบ เปอร์เซ็นต์การหดตัวของชิ้นงาน การดูดซึมน้ำ ลักษณะและสีของเคลือบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 3.2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมซีอิ๊วที่ได้จากการเก็บรวบรวมใบไม้ ต้นไม้ที่ผลัดใบ จากพืชไร่หลังการเก็บเกี่ยว วัชพืช เศษไม้ ซีอิ๊วเสีย ดากให้แห้งสนิทบนพื้นที่ไม่มีดินหรือทรายมา ปนเปื้อน ทำการเผาโดยการเติมใบไม้กิ่งไม้เป็นระยะๆ ภาชนะที่ใส่ซีอิ๊วต้องไม่เป็นสนิม เก็บและร้อนซีอิ๊วอบในหม้อเคลือบประมาณ 20 นาที นำไปผสมกับหินฟันม้าและดินปากเกร็ด จากนั้นชुบน้ำเคลือบหนา 1-1.5 มิลลิเมตรบนแผ่นทดสอบที่ทำจากดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์ที่ผ่านกระบวนการเผาติดด้วยอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ชุบเคลือบตัวอย่างพีชละ 30 ชิ้นรวมทั้งหมด 390 ชิ้นเผาเคลือบอุณหภูมิ 1,200 ด้วยเตาไฟฟ้าบรรยากาศการเผาแบบสมบูรณ์ (Oxidation)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3 การดำเนินการทดลอง



ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการสร้างแผ่นทดสอบเคลือบซีเมนต์ฟอสเฟตสำหรับขึ้นรูปด้วยวิธีการกดตามแบบพิมพ์ที่เตรียมไว้



ภาพที่ 3.2 กดดินสโตนแวร์และกดลงแม่พิมพ์




ภาพที่ 3.3 ชั่งดินเอนเทเนอร์แวร์และกดลงในแม่พิมพ์



ภาพที่ 3.4 เตรียมดินสำหรับกดแม่พิมพ์จำนวน 390 ชิ้นสำหรับทดสอบซีเมนต์ฟอสเฟต 13 ชนิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.5 ที่งแผ่นทดสอบให้แห้งก่อนนำไป  
เผาดิบอุณหภูมิ 800 องศา หลังจากนั้นชุบ  
เคลือบซีเมนต์ฟิชหนาประมาณ 3-5 มม. ก่อน  
นำไปเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1200 องศา



ภาพที่ 3.6 ขั้นตอนการนำเคลือบไปใช้ทดลอง  
ใช้ในงานออกแบบเครื่องปั้นดินเผาที่ออกแบบ  
แล้ว



ภาพที่ 3.7 การตกแต่งเคลือบเครื่องปั้นดินเผา  
ด้วยวิธีการชุบเคลือบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เครื่องซังสารเคมีระบบดิจิทัล เตเผาเผาดิบ และ  
เตเผาเคลือบ โกร่งบดเคลือบ เครื่องมือปั้นพื้นฐาน แป้นหมุนสำหรับขึ้นรูป ภาชนะใส่น้ำและ  
สารเคมีต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

#### 3.4.1 การคำนวณเปอร์เซ็นต์การหดตัวของชิ้นสูตรการหดตัวเท่ากับ

$$\frac{\text{ความยาวชิ้นงานดินเปียก} - \text{ความยาวชิ้นงานหลังเคลือบ} \times 100}{\text{ความยาวชิ้นงานดินเปียก}}$$

#### 3.4.2 การคำนวณการดูดซึมน้ำหลังเคลือบ

กระทำโดยชั่งน้ำหนักก่อนนำไปแช่น้ำสองชั่วโมงหลังจากแช่น้ำนำมาเช็ดให้แห้งและชั่งน้ำหนักสูตรที่ใช้ได้แก่

$$\frac{\text{การดูดซึมน้ำ} = \text{น้ำหนักชิ้นงานก่อนแช่น้ำ} - \text{น้ำหนักหลังแช่น้ำ} \times 100}{\text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ}}$$

#### 3.4.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

เมื่อได้ข้อมูลด้านน้ำหนักหลังเคลือบ เปอร์เซ็นต์การหดตัวและการดูดซึมน้ำแล้วนำมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน Two- Way MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) หลังจากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งหมดด้วยวิธีผลต่างอย่างมีนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD (Least significant difference) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่องผลของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้

1. เพื่อศึกษาผลของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์
2. เพื่อเปรียบเทียบสีและลักษณะของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์ที่ใช้วัตถุดิบต่างกัน

สมมติฐานการวิจัย

1. ชิ้นงานที่เคลือบด้วยซีเมนต์และดินต่างชนิดกัน ส่งผลต่อน้ำหนักหลังเคลือบเปอร์เซ็นต์การหดตัวและการดูดซึมน้ำ ต่างกัน
2. ชิ้นงานที่เคลือบด้วยซีเมนต์และดินต่างชนิดกันมีอิทธิพลร่วมต่อน้ำหนักหลังเคลือบเปอร์เซ็นต์การหดตัวและการดูดซึมน้ำของชิ้นงาน

ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอนดังนี้

- ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ด้านน้ำหนัก การหดตัวของชิ้นงานและการดูดซึมน้ำของเคลือบ
- ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะและสีของเคลือบ
- ตอนที่ 3 การนำเคลือบไปใช้ในการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ด้านน้ำหนัก การหดตัวของชิ้นงานและการดูดซึมน้ำของเคลือบ  
 ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักชิ้นงาน การหดตัวและ  
 การดูดซึมน้ำหลังเผาเคลือบของดิน สโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์

ชนิดของซีเมนต์ พืช	น้ำหนักของชิ้นงาน		การหดตัวของชิ้นงาน		การดูดซึมน้ำของเคลือบ	
	สโตนแวร์	เอนเทนแวร์	สโตนแวร์	เอนเทนแวร์	สโตนแวร์	เอนเทน แวร์
1.ใบตอง	34.31(2.41)	28.74(1.90)	13.87(0.65)	15.99(0.86)	3.09(2.59)	1.72(1.70)
2.หญ้าคา	33.84(2.16)	28.66(1.96)	12.93(1.54)	16.78(1.12)	1.82(0.82)	0.55(0.30)
3.กลบ	34.74(1.86)	27.40(3.49)	14.19(1.13)	16.38(0.82)	3.82(2.24)	2.97(2.91)
4.แคแสด	34.99(1.93)	26.52(1.98)	14.08(1.02)	17.25(0.84)	2.08(1.64)	2.72(3.35)
5.รูปฤาษี	34.78(2.26)	28.78(0.89)	14.26(1.07)	15.84(0.75)	1.23(0.43)	1.29(1.39)
6.หูกวาง	33.90(1.54)	26.93(2.15)	14.57(1.03)	18.11(0.59)	3.23(3.35)	0.79(0.62)
7.อ้อย	35.18(2.48)	29.91(2.81)	14.50(1.76)	16.85(1.14)	1.83(3.5)	1.67(0.88)
8.ผักตบ	35.26(1.94)	28.55(2.93)	14.74(0.87)	16.46(1.17)	0.80(1.24)	1.24(0.46)
9.หมาก	35.30(1.95)	28.84(2.3)	13.72(1.38)	16.62(1.39)	0.76(0.52)	0.42(0.49)
10.ซีลี้อยไม้สัก	34.76(1.73)	29.75(1.49)	14.89(0.72)	16.70(1.01)	0.28(0.56)	0.95(1.78)
11.ใบสน	34.69(1.61)	27.80(2.27)	13.56(1.00)	17.09(0.97)	0.85(1.08)	2.24(1.13)
12.ข้าวโพด	34.16(2.05)	28.16(2.14)	13.56(0.87)	15.29(0.89)	2.01(1.12)	1.44(0.37)
13.จามจุรี	33.85(2.19)	29.46(3.11)	14.11(0.88)	16.46(1.13)	0.40(0.23)	2.20(1.14)
รวม	34.60(2.03)	28.42(2.49)	14.07(1.20)	16.60(1.18)	1.71(2.08)	1.55(1.71)

จากตาราง พบว่าน้ำหนักของชิ้นงานที่ทำจากดินสโตนแวร์มีค่าสูงกว่าดินเอนเทนแวร์  
 ด้านการหดตัวของชิ้นงานหลังเผาด้วยอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส พบว่าดินเอนเทนแวร์หด  
 ตัวมากกว่าดินสโตนแวร์ ในขณะที่การดูดซึมน้ำหลังเผาเคลือบด้วยซีเมนต์พืชมีค่าใกล้เคียงกัน  
 มาก

ตาราง 4.2 การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวแปร (Multivariate test)

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.998	53918.815(a)	3.000	362.000	.000
	Wilks' Lambda	.002	53918.815(a)	3.000	362.000	.000
	Hotelling's Trace	446.841	53918.815(a)	3.000	362.000	.000
	Roy's Largest Root	446.841	53918.815(a)	3.000	362.000	.000
ซี้เถ้าพีซ	Pillai's Trace	.407	4.763	36.000	1092.000	.000
	Wilks' Lambda	.640	4.849	36.000	1070.297	.000
	Hotelling's Trace	.491	4.923	36.000	1082.000	.000
	Roy's Largest Root	.249	7.558(b)	12.000	364.000	.000
ดิน	Pillai's Trace	.784	437.879(a)	3.000	362.000	.000
	Wilks' Lambda	.216	437.879(a)	3.000	362.000	.000
	Hotelling's Trace	3.629	437.879(a)	3.000	362.000	.000
	Roy's Largest Root	3.629	437.879(a)	3.000	362.000	.000
ซี้เถ้า * ดิน	Pillai's Trace	.279	3.111	36.000	1092.000	.000
	Wilks' Lambda	.745	3.120	36.000	1070.297	.000
	Hotelling's Trace	.312	3.126	36.000	1082.000	.000
	Roy's Largest Root	.153	4.641(b)	12.000	364.000	.000

จากตารางพบว่าอิทธิพลของซี้เถ้าพีซต่างชนิดกันทำให้น้ำหนักหลังเผา การหดตัวของชิ้นงาน การดูดซึมน้ำ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่า Wilks' Lambda = 0.64 ;  $F(4.840), P=0.000$

อิทธิพลของดินต่างชนิดกันทำให้น้ำหนักหลังเผา การหดตัวของชิ้นงาน การดูดซึมน้ำ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่า Wilks' Lambda = 0.21 ;  $F(437.87), P=0.000$

จากการทดสอบอิทธิพลร่วมของซี้เถ้าพีซกับดินพบว่าน้ำหนักหลังเผา การหดตัวของชิ้นงาน การดูดซึมน้ำ มีอิทธิพลร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่า Wilks' Lambda = 0.74 ;  $F(3.12), P=0.000$

ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Two-Way MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) ของเกลือบซีไธ้กับดินที่ส่งผลต่อน้ำหนักชิ้นงาน การหดตัว และการดูดซึมน้ำของเกลือบซีไธ้

แหล่งความแปรปรวน						
แปรปรวน	ตัวแปรตาม	SS	df	MS	F	Sig.
ซีไธ้	น้ำหนัก	132.389	12	11.032	2.269	.009
	การหดตัว	85.428	12	7.119	6.311	.000
	การดูดซึมน้ำ	222.566	12	18.547	6.340	.000
ดิน	น้ำหนัก	3718.199	1	3718.199	764.739	.000
	การหดตัว	621.838	1	621.838	551.295	.000
	การดูดซึมน้ำ	2.228	1	2.228	.762	.383
ซีไธ้ * ดิน	น้ำหนัก	111.856	12	9.321	1.917	.031
	การหดตัว	55.169	12	4.597	4.076	.000
	การดูดซึมน้ำ	123.880	12	10.323	3.529	.000
Error	น้ำหนัก	1769.787	364	4.862		
	การหดตัว	410.577	364	1.128		
	การดูดซึมน้ำ	1064.902	364	2.926		
Total	น้ำหนัก	393037.400	390			
	การหดตัว	92978.007	390			
	การดูดซึมน้ำ	2456.167	390			

\* $P < 0.05$  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากตารางพบว่าซีไธ้ต่างชนิดกันทำให้น้ำหนักหลังเผา การหดตัวของชิ้นงาน การดูดซึมน้ำ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $F=2.26; P=0.000$ ), ( $F=6.31; P=0.000$ ), และ ( $F=6.34; P=0.000$ )

ดินต่างชนิดกันทำให้น้ำหนักหลังเผา การหดตัวของชิ้นงาน แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $F=764.73; P=0.000$ ), ( $F=551.29; P=0.000$ ) ยกเว้นด้านการดูดซึมน้ำ ไม่แตกต่างกัน ( $F=0.76; P=0.38$ )

การทดสอบอิทธิพลร่วมของซีไธ้กับดินพบว่าน้ำหนักหลังเผา การหดตัวของชิ้นงาน การดูดซึมน้ำ มีอิทธิพลร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $F=1.91; P=0.031$ ), ( $F=4.07; P=0.000$ ), และ ( $F=3.52; P=0.000$ )

ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบรายคู่  
ภายหลังวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี LSD ในด้านน้ำหนักของชิ้นงาน การหดตัว  
ของชิ้นงาน และการดูดซึมน้ำหลังเคลือบด้วยเคลือบซีเถ้าพีซ 13 ชนิด


ชนิดของซีเถ้าพีซ	น้ำหนัก ของชิ้นงาน*	การหดตัว ของชิ้นงาน*	การดูดซึมน้ำ ของเคลือบ <sup>NS</sup>
1.ไบตอง	31.53(3.54) <sup>a</sup>	14.93(1.31) <sup>ab</sup>	2.41(2.26)
2.หญ้าคา	31.25(3.32) <sup>a</sup>	14.85(2.36) <sup>a</sup>	1.19(0.88)
3.แกลบ	31.07(4.63) <sup>a</sup>	15.29(1.48) <sup>b</sup>	3.39(2.59)
4.แคแสด	30.75(4.72) <sup>a</sup>	15.66(1.85) <sup>c</sup>	2.40(2.61)
5.รูปฤาษี	31.78(3.48) <sup>b</sup>	15.05(1.21) <sup>b</sup>	1.26(1.01)
6.หูกวาง	30.41(3.99) <sup>a</sup>	16.34(1.98) <sup>d</sup>	2.01(2.67)
7.อ้อย	32.54(3.73) <sup>b</sup>	15.68(1.88) <sup>c</sup>	1.75(2.54)
8.ฝักตบ	31.91(4.20) <sup>b</sup>	15.60(1.34) <sup>c</sup>	1.02(0.94)
9.หมาก	32.07(3.90) <sup>b</sup>	15.17(2.01) <sup>b</sup>	0.59(0.53)
10.ซีเฝอยไม้สัก	32.26(3.00) <sup>b</sup>	15.79(1.26) <sup>c</sup>	0.61(1.34)
11.ไบสน	31.24(4.00) <sup>a</sup>	15.33(2.04) <sup>bc</sup>	1.55(1.30)
12.ข้าวโพด	31.16(3.68) <sup>a</sup>	14.42(1.23) <sup>a</sup>	1.72(0.87)
13.จามจุรี	31.51(3.83) <sup>ab</sup>	15.28(1.55) <sup>b</sup>	1.30(1.22)

\* $P < 0.05$  ค่าเฉลี่ยรวมในแถวตั้งที่กำกับด้วยอักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

NS = ไม่แตกต่างทางสถิติ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กราฟที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลร่วมระหว่างซีเมนต์ที่ชกกับดินที่มีต่อน้ำหนักชิ้นงานหลังเผา ด้วยอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส



จากกราฟพบว่าอิทธิพลร่วมระหว่างซีเมนต์ที่ชกกับดินที่ส่งผลกับน้ำหนักหลังเคลือบพบว่า มีอิทธิพลร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


กราฟที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลร่วมระหว่างซีเมนต์กับดินที่มีต่อการหดตัวของชั้นงาน  
หลังเผาด้วยอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส



จากกราฟพบว่าอิทธิพลร่วมระหว่างซีเมนต์กับดินที่ส่งผลกับการหดตัวหลังเคลือบพบว่าอิทธิพลร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


กราฟที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลร่วมระหว่างซีเมนต์กับดินที่มีต่อการดูดซึมน้ำงานแห้งเผา ด้วยอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะและสีของเคลือบ

ภาพที่ 4.1 ผลของเคลือบซีเมนต์ไปตองระหว่างดินสโตนแวร์(แถวซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แถวขวา)



ภาพที่ 4.2 ผลของเคลือบซีเมนต์ไปตองระหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ต่างกัน (จากบนลงล่างขึ้นแรกคือ Iron,Copper,Cobal,Crom และ Titanium อย่างละ 3 % ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.5 ผลการทดลองเคลือบซีเถ้าใบตอง อัตราส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเผาเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทนแวร์
Feldspar ซีเถ้าใบตอง Red clay	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมันเรียบ สีน้ำตาลอ่อนปนเทา สีต่างไม่ สม่ำเสมอ มีประจุดำรานเล็กน้อย เคลือบไม่ไหล	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบ สีดำเข้มปนเทา สีต่าง ไม่สม่ำเสมอ มีประจุดำ
Feldspar ซีเถ้าใบตอง Red clay Iron	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมันเรียบ สีเขียวครามปนน้ำเงิน มีประจุดำน้ำเงิน เคลือบไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบ สีน้ำตาลปนน้ำเงิน มีประจุดำน้ำเงิน เคลือบไม่ไหล
Feldspar ซีเถ้าใบตอง Red clay Copper	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมันเรียบ สีน้ำตาลปนเหลืองแกมเทา มีประ จุดสีดำ เคลือบไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิว มันเรียบ สีดำปนเทา สีต่างไม่ สม่ำเสมอ เคลือบไม่ไหล
Feldspar ซีเถ้าใบตอง Red clay Coboal	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมันเรียบ สีน้ำเงินเข้มปนดำ มีประจุดำสีฟ้า อ่อน มีประจุดำ เคลือบไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ผิวมัน ไม่เรียบสีน้ำเงินเข้มปน น้ำตาลมีประจุดำมีฟองอากาศ เคลือบไม่ไหล
Feldspar ซีเถ้าใบตอง Red clay Crom	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์เคลือบ แตกผิวมันไม่เรียบ สีน้ำตาลมีฟองอากาศ เคลือบไม่ไหล	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ เคลือบแตก ผิวมันไม่เรียบ สีน้ำตาลเข้ม มีฟองอากาศ เคลือบไม่ไหล
Feldspar ซีเถ้าใบตอง Red clay Titanium	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ เคลือบแตก สีเขียวอ่อนปนน้ำเงิน แกมน้ำตาล ผิวมันไม่เรียบมีประ จุดสีดำเคลือบไม่ไหล	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวมัน สีเขียวอ่อนปนเทา มีฟองอากาศ มีประจุดำ สีต่าง หดตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.3 ผลของเคลือบซีเมนต์กึ่งคาร์บอนระหว่างดินสโตนแวร์(แถวซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แถวขวา)



ภาพที่ 4.4 ผลของเคลือบซีเมนต์กึ่งคาร์บอนระหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ต่างกัน (จากบนลงล่างชั้นแรกคือ Iron, Copper, Cobalt, Crom และ Titanium อย่างละ 3 % ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.6 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์หญาคา อัตราส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเผาเคลือบ 1,250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทนแวร์
Feldspar ซีเมนต์หญาคา Red Clay	เคลือบยังหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวมัน สีน้ำตาล ไม่ราน ไม่ ไหล โปร่งแสงเล็กน้อย สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบ สีน้ำตาลเข้ม ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง สวย
Feldspar ซีเมนต์หญาคา Red Clay Iron	เคลือบยังหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวมัน ยังไม่เรียบดี สีน้ำตาล แดง ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบ สีน้ำตาลแดงเข้ม ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์หญาคา Red Clay Copper	เคลือบยังหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวมัน เรียบ สีน้ำตาลอ่อน ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบ สีน้ำตาลแดงแก่ ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง สวย
Feldspar ซีเมนต์หญาคา Red Clay Cobalt	เคลือบยังหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวด้าน สีน้ำตาลเทา ไม่ราน ไม่ไหล โปร่งแสงเล็กน้อย สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวด้าน สีน้ำตาลเทาเข้ม ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง สวย
Feldspar ซีเมนต์หญาคา Red Clay chrom	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิว เรียบ สีเขียวเข้ม ไม่ราน ไม่ ไหล โปร่งแสงเล็กน้อย สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน ยังไม่เรียบดี สีดำแกมเขียว ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์หญาคา Red Clay Titanium	เคลือบยังหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวด้าน สีเหลือง ไม่ราน ไม่ ไหล โปร่งแสง	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบ สีเหลืองแกมน้ำตาล ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง สวย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.5 ผลของเคลือบซีเมนต์แก่ลระหว่างดินสโตนแวร์(แถวซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แถวขวา)



ภาพที่ 4.6 ผลของเคลือบซีเมนต์แก่ลระหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ ต่างกัน (จากบนลงล่างชั้นแรกคือ Iron, Copper, Cobalt, Chrom และ Titanium อย่างละ 3 % ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในวงจำกัดเท่านั้น การเผยแพร่ทางอื่น ๆ ของเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนนโยบายด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.7 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์เคลือบ อัตราส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเผาเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทนแวร์
Feldspar ซีเมนต์เคลือบ Red clay	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิว ด้านและย่นสีน้ำตาลแดงอมส้ม ทึบ แสง ไม่ไหล ไม่ราน น่าสนใจ สำหรับงานศิลปะ	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิวด้านและย่น สีน้ำตาล แดง ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ ราน
Feldspar ซีเมนต์เคลือบ Red clay Iron	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิวด้านและย่น สีน้ำตาลแดงทึบ แสง ไม่ไหล ไม่ราน น่าสนใจสำหรับ งานศิลปะ	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิวด้านและย่น สีน้ำตาล ออกแดงเล็กน้อยทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์เคลือบ Red clay Copper	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิวด้าน และย่น สีน้ำตาลออกแดงเล็กน้อย ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิวด้านและย่น สีน้ำตาลอม ส้ม ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์เคลือบ Red clay Coborn	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิวด้าน และย่น สีเขียวเข้ม ทึบแสงไม่ไหล ไม่ราน น่าสนใจสำหรับงานศิลปะ	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิวด้านและย่น สีเขียวเข้ม ทึบแสงไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์เคลือบ Red clay Chorm	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิวด้าน และย่น สีน้ำตาลออกเข้ม ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน น่าสนใจสำหรับงาน ศิลปะ	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิวด้านและย่น สีน้ำตาล เข้ม ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ ราน
Feldspar ซีเมนต์เคลือบ Red clay Titanium	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิวด้าน และย่น สีเหลืองทึบแสง ไม่ไหล ไม่ ราน	เคลือบยังหลอมตัวน้อยไป ผิวด้านและย่นสีเหลือง ทึบแสงไม่ไหล ไม่ราน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.7 ผลของเคลือบซีเมนต์แคสเตรหว่างดินสโตนแวร์(แถวซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แถวขวา)



ภาพที่ 4.8 ผลของเคลือบซีเมนต์แคสเตรหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ต่างกัน (จากบนลงล่างชั้นแรกคือ Iron, Copper, Cobalt, Chrom และ Titanium อย่างละ 3% ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.8 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์แคสแต อัตรารส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเผาเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทนแวร์
Feldspar ซีเมนต์แคสแต Red clay	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมันด้าน สี ครีมจุดน้ำตาล ไม่ราน ไม่ไหล โปร่งแสงเล็กน้อย	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน สี น้ำตาลเข้ม ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์แคสแต Red clay Iron	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมันด้าน สี น้ำตาลเข้ม ไม่ราน ไม่ไหล ทึบ แสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวด้าน สี น้ำตาลแดง ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์แคสแต Red clay Copper	เคลือบสมบูรณ์ ผิวด้านมัน สี ครีมแกมเขียว ไม่รานไม่ไหล โปร่งแสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน สี น้ำตาล ไม่ราน ไม่ไหล ทึบ แสง
Feldspar ซีเมนต์แคสแต Red clay Cobalt	เคลือบสมบูรณ์ ผิวด้านมัน สี น้ำเงินเข้ม ไม่ราน ไม่ไหล โปร่งแสงเล็กน้อย	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน สีดำ จุดขาว ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์แคสแต Red clay Crom	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน สี น้ำตาลแดง ไม่ราน ไม่ไหล ทึบ แสง	เคลือบยังไม่สมบูรณ์ ผิวมัน สีน้ำตาล ไม่ราน ไม่ไหล ทึบ แสง
Feldspar ซีเมนต์แคสแต Red clay Titanium	เคลือบสมบูรณ์ ผิวด้านมัน สี ครีมขาว ไม่ราน ไม่ไหล ทึบ แสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวด้านมัน สีน้ำตาลแดง ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.9 ผลของเคลือบซีเมนต์รูปถ้วยระหว่างดินสโตนแวร์(แก้วซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แก้วขวา)



ภาพที่ 4.10 ผลของเคลือบซีเมนต์รูปถ้วยระหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ต่างกัน (จากบนลงล่างชั้นแรกคือ Iron,Copper,Coboal,Crom และ Titanium อย่างละ 3% ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.9 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์รูปภาณี อัตราส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเผาเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอทเทนแวร์
Feldspar ซีเมนต์รูปภาณี Red clay	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิว มันกึ่งด้าน สีน้ำตาลเข้ม ละเอียด ทึบแสง ไม่ราน ไม่ ไหล	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวมัน กึ่งด้าน สีน้ำตาลเข้มปนเขียว โปร่ง แสง ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์รูปภาณี Red clay Iron	เคลือบหลอมสมบูรณ์ผิวมัน กึ่งผิวด้าน สีน้ำตาลอมเทา เป็นประจุดละเอียดไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมันกึ่งผิว ด้าน สีน้ำตาลอมส้ม ไม่ราน ไม่ไหล โปร่งแสง
Feldspar ซีเมนต์รูปภาณี Red clay Copper	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมันกึ่งด้านด้าน สีน้ำตาล อ่อนประจุดน้ำตาลเข้ม เป็น ฟองอากาศ ทึบแสง ไม่ราน ไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวมันกึ่ง ผิวด้าน สีน้ำตาลเข้มปนเหลือง โปร่งแสง ไม่ไหล ไม่ราน สวย
Feldspar ซีเมนต์รูปภาณี Red clay Cobalt	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิว มันกึ่งผิวด้าน สีน้ำตาลเข้ม ประจุดเหลืองนิดๆ ทึบแสง ไม่ราน เป็นฟองอากาศ เล็กน้อย ไม่ไหลสวย	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวมันกึ่ง ผิวด้าน สีน้ำตาลเข้มปนเหลือง โปร่งแสง ไม่ไหล ไม่ราน เป็น ประจุดตรงร่อง เป็นฟองอากาศ สวย
Feldspar ซีเมนต์รูปภาณี Red clay Crom	สีน้ำตาลเข้ม ผิวด้านกึ่งมัน เคลือบหลอมสมบูรณ์ ไม่ไหล ไม่ราน เป็น ฟองอากาศใหญ่	สีน้ำตาลเข้ม ผิวด้านกึ่งมัน เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ไม่ไหล ไม่ราน ผิวขรุขระ
Feldspar ซีเมนต์รูปภาณี Red clay Titanium	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ สี น้ำเงินดำต่าง ทึบแสง ผิว มันกึ่งด้าน เคลือบเดือดตรง ร่อง เป็นประจุดละเอียด ไม่ ไหล ไม่ราน	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ สีน้ำตาล เข้มอมดำ ผิวมันกึ่งด้าน ขรุขระนิดๆเดือดมีรูพรุน ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.11 ผลของเคลือบซีเมนต์ที่หุ้มวางระหว่างดินสโตนแวร์(แถวซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แถวขวา)



ภาพที่ 4.12 ผลของเคลือบซีเมนต์ที่หุ้มวางระหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ต่างกัน (จากบนลงล่างชั้นแรกคือ Iron, Copper, Cobalt, Chrom และ Titanium อย่างละ 3 % ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.10 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์หูกวาง อัตราส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเผาเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทนแวร์
Feldspar ซีเมนต์หูกวาง Red clay	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีครีม โปร่งแสงเล็กน้อยไม่ ราน ไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน น้ำตาลแกมเทา ทึบแสง มีเทคเจอร์ เล็กน้อย ไม่ราน ไม่ไหล สวย
Feldspar ซีเมนต์หูกวาง Red clay Iron	เคลือบสมบูรณ์ ผิวด้าน สี เขียวเข้ม ทึบแสง ไม่ราน ไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวด้าน สีเขียว ทึบแสง ไม่ราน ไม่ไหล
Feldspar ซีเมนต์หูกวาง Red clay Copper	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน ด้านเล็กน้อย สีเหลือง โปร่ง แสง ไม่ราน ไม่ไหล	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวด้าน สีเหลือง ทึบแสง ไม่ราน ไม่ไหล
Feldspar ซีเมนต์หูกวาง Red clay Cobalt	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน ด้านเล็กน้อย สีเหลืองเข้ม โปร่งแสงเล็กน้อย ไม่ราน ไม่ไหล	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมันด้าน เล็กน้อย สีน้ำตาล ทึบแสง ไม่ราน ไม่ไหล
Feldspar ซีเมนต์หูกวาง Red clay Crom	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีครีม โปร่งแสงเล็กน้อย ไม่ ราน ไม่ไหลสวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน น้ำตาลแกมเทา ทึบแสง มีเทคเจอร์ เล็กน้อย ไม่ราน ไม่ไหล สวย
Feldspar ซีเมนต์หูกวาง Red clay Titanium	เคลือบสมบูรณ์ ผิวด้าน สีเขียวเข้ม ทึบแสง ไม่ราน ไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวด้าน สี เขียวเข้ม ทึบแสง ไม่ราน ไม่ไหล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.13 ผลของเคลือบซีเมนต์อ้อยระหว่างดินสโตนแวร์(แถวซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แถวขวา)



ภาพที่ 4.14 ผลของเคลือบซีเมนต์อ้อยระหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ต่าง กัน (จากบนลงล่างชั้นแรกคือ Iron,Copper,Cobalt,Crom และ Titanium อย่างละ 3 % ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.11 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์อ้อย อัตราส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเผาเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทินแวร์
Feldspar ซีเมนต์อ้อย Red clay	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน ปะจุดสีน้ำตาลเข้มละเอียด สี น้ำตาล ไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน ไม่มีปะจุด สีน้ำตาลเข้ม ทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์อ้อย Red clay Iron	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิว ด้านสีเหลืองไขไก่ ไม่ไหล	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวด้าน สี เหลืองไขไก่ ไม่ไหล
Feldspar ซีเมนต์อ้อย Red clay Copper	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิว ด้านสีเทาดำ ประกายเงิน ทึบแสง ไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวด้าน ประกายเงิน ทึบแสง ไม่ไหล สวย
Feldspar ซีเมนต์อ้อย Red clay cobalt	สีแดงน้ำตาล เคลือบหลอม สมบูรณ์ ผิวด้าน ไม่ไหล สวย	สีแดงน้ำตาลแดง เคลือบหลอม สมบูรณ์ ผิวด้าน ไม่ไหลสวย
Feldspar ซีเมนต์อ้อย Red clay Crom	สีเขียวเข้ม ผิวด้าน เคลือบ หลอมสมบูรณ์ ไม่ไหล	สีเขียวเข้ม ผิวด้าน เคลือบหลอม สมบูรณ์ ไม่ไหล
Feldspar ซีเมนต์อ้อย Red clay Titanium	สีน้ำเงินเข้ม ผิวด้าน เตือตมี รุพรรณทึบแสง	สีน้ำเงินเข้มผิวด้าน เตือตมีรุพรรณ ทึบแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.15 ผลของเคลือบซีเถ้าฝักตบระหว่างดินสโตนแวร์(แถวซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แถวขวา)



ภาพที่ 4.16 ผลของเคลือบซีเถ้าฝักตบระหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ ต่างกัน (จากบนลงล่างชิ้นแรกคือ Iron, Copper, Cobalt, Crom และ Titanium อย่างละ 3 % ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.12 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์คอปเปอร์ อัตราส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเผาเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทนแวร์
Feldspar ซีเมนต์คอปเปอร์ Red clay	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวเรียบเป็นมันวาว สีน้ำตาลอ่อนอมส้มใส โปร่งแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวเป็นมัน สีน้ำตาลใส โปร่งแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์คอปเปอร์ Red clay Iron	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวเรียบเป็นมันวาว สีน้ำตาลอ่อนอมแดงใส โปร่งแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวเรียบเป็นมันวาว สีน้ำตาลเข้ม โปร่งแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์คอปเปอร์ Red clay Copper	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวเรียบเป็นมันวาว สีน้ำตาลอ่อนอมส้มใส โปร่งแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวเรียบเป็นมัน สีน้ำตาล โปร่งแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์คอปเปอร์ Red clay Cobalt	เคลือบสมบูรณ์ ผิวเรียบเป็นมันวาว สีน้ำเงินเขียว ทึบแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบสมบูรณ์ ผิวเรียบเป็นมัน สีเขียวเกือบดำ ทึบแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์คอปเปอร์ Red clay Crom	เคลือบไม่สมบูรณ์ (เดือด) ผิวไม่เรียบมันวาว สีน้ำตาลเข้ม ทึบแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน มีลักษณะผิวขรุขระ	เคลือบสมบูรณ์ ผิวเรียบมันวาว สีน้ำตาลเข้ม ทึบแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์คอปเปอร์ Red clay Titanium	เคลือบสมบูรณ์ ผิวเรียบเป็นมันวาว สีน้ำตาลอ่อน สีเทา โปร่งแสงเคลือบไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบไม่สมบูรณ์ ผิวเรียบมัน สีน้ำตาลคล้ายสีของดิน โปร่งแสงเคลือบไม่ไหล ไม่ราน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.17 ผลของเคลือบซีเมนต์ระหว่างดินสโตนแวร์(แถวซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แถวขวา)



ภาพที่ 4.18 ผลของเคลือบซีเมนต์ระหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ต่างกัน (จากบนลงล่างชั้นแรกคือ Iron, Copper, Cobalt, Chrom และ Titanium อย่างละ 3 % ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.13 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์กาบหมาก อัตราส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเผาเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทนแวร์
Feldspar ซีเมนต์กาบหมาก Red clay	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีนวลอมเขียวมีประจุด น้ำตาลอ่อนและน้ำตาลแก่ โปร่งแสงเล็กน้อย เคลือบไม่ ไหล ไม่ราน สวย	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวมัน สี น้ำตาลใส โปร่งแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์กาบหมาก Red clay Iron	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีน้ำตาลอมเหลืองมีประจุดสี น้ำตาลอ่อนและสีเขียว โปร่ง แสงเล็กน้อย เคลือบไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีน้ำตาลเข้มอมดำมีประ จุดน้ำตาล อ่อน ทึบแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์กาบหมาก Red clay Copper	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีนวลอมเขียวอมเหลืองมี ประจุดสีน้ำตาล โปร่งแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีน้ำตาลเข้มมีประจุดน้ำตาล อ่อน ทึบแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์กาบหมาก Red clay Cobalt	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิว มัน สีน้ำเงินแกมเขียวเข้มมี ประจุดสีน้ำเงินและสีเทา ทึบ แสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน สวย	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวมัน สีน้ำเงินแกมดำมีประจุดสีน้ำ เงิน ทึบแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์กาบหมาก Red clay Crom	เคลือบหลอมสมบูรณ์ เคลือบเดือด ผิวมัน สี น้ำตาลเข้มมีประจุดสีน้ำตาล อ่อน ทึบแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์เคลือบ เดือด ผิวดำกิ่งมัน สีน้ำตาลอ่อนมีประจุดสีน้ำตาลเข้ม ทึบแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์กาบหมาก Red clay Titanium	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิว มัน สีน้ำตาลอมเหลืองมีประ จุดสีน้ำตาลและสีเทา โปร่ง แสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีน้ำตาลเข้มอมเทา โปร่งแสง เคลือบไม่ไหล ไม่ราน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.19 ผลของเคลือบซีเมนต์ซีเมนต์ไม้อัดระหว่างดินสโตนแวร์(แถวซ้าย)และดินแอนเทนแวร์ (แถวขวา)



ภาพที่ 4.20 ผลของเคลือบซีเมนต์ซีเมนต์ไม้อัดระหว่างดินสโตนแวร์และดินแอนเทนแวร์และออกไซด์ต่างกัน (จากบนลงล่างชั้นแรกคือ Iron, Copper, Cobalt, Chrom และ Titanium อย่างละ 3% ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.14 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์สีน้ำตาล อัตรารส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเผาเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทนแวร์
Feldspar ซีเมนต์สีน้ำตาล Red clay	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบสีน้ำตาลแดง ไม่ราน ไม่ไหลโปรงแสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบสี น้ำตาลแกมดำ ไม่รานไม่ไหล ทึบ แสง
Feldspar ซีเมนต์สีน้ำตาล Red clay Iron	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบสีน้ำตาลแดง ไม่ราน ไม่ไหลโปรงแสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบสี น้ำตาลดำเขียว ไม่ราน ไม่ไหล ทึบ แสง
Feldspar ซีเมนต์สีน้ำตาล Red clay Copper	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบ สีน้ำตาล ไม่ราน ไม่ ไหลโปรงแสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบสี น้ำตาลเข้มแกมส้ม ไม่รานไม่ไหล ทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์สีน้ำตาล Red clay Cobalt	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบสีเขียวเข้มแกมน้ำเงิน ไม่ราน ไม่ไหล โปรงแสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบสีดำ ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์สีน้ำตาล Red clay Crom	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบสีน้ำตาล ไม่ราน ไม่ ไหลโปรงแสง	เคลือบยังไม่สมบูรณ์ ผิวด้าน สี น้ำตาลด้าน ไม่รานไม่ไหล ทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์สีน้ำตาล Red clay Titanium	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบสีน้ำตาลเหลือง ไม่ ราน ไม่ไหล โปรงแสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบสี น้ำตาลเหลือง ไม่ราน ไม่ไหล ทึบ แสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.21 ผลของเคลือบซีเมนต์ไบนระหว่างดินสโตนแวร์(แก้วซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แก้วขวา)



ภาพที่ 4.22 ผลของเคลือบซีเมนต์ไบนระหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ต่างกัน (จากบนลงล่างชั้นแรกคือ Iron, Copper, Cobalt, Crom และ Titanium อย่างละ 3 % ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.15 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์กึ่งและใบ สนประดิพัทธ์ อัตราส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทนแวร์
Feldspar ซีเมนต์ Red clay	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวกึ่งด้านกึ่ง มัน สีครีม นวล ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวกึ่ง ด้านกึ่งมัน สีดำอมน้ำตาล ทึบแสง ไม่ไหลไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์ Red clay Iron	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวกึ่งด้านกึ่ง มัน สีน้ำตาลแดง ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวกึ่ง ด้านกึ่งมัน สีน้ำตาลเข้ม ไม่ ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์ Red clay Copper	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวกึ่งด้านกึ่ง มัน สีครีมนวล ประจุดน้ำตาลเข้ม ที่เคลือบหนาเป็นเกล็ดน้ำตาลอม เขียว ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวกึ่ง ด้านกึ่งมัน สีเทา ประจุดเล็ก ๆ สีน้ำตาล ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ ราน
Feldspar ซีเมนต์ Red clay Cobalt	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวกึ่งด้านกึ่ง มัน หากเคลือบหนาจะเป็นสีดำเข้ม อมน้ำตาล หากเคลือบบางจะเป็นสี เขียวเข้ม ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวกึ่ง ด้านกึ่งมัน ผิวขรุขระเล็กน้อย สีน้ำตาลเข้ม ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์ Red clay Crom	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวกึ่งด้านกึ่ง มัน สีน้ำตาล ทึบแสง ไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีน้ำตาลเข้มอมเขียว ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน
Feldspar ซีเมนต์ Red clay Titanium	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวกึ่งด้านกึ่ง มัน สีน้ำตาลเทา ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวกึ่ง ด้านกึ่งมัน สีน้ำตาลดำ ทึบแสง ไม่ไหล ไม่ราน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.23 ผลของเคลือบซีเมนต์ขาวโพตระหว่างดินสโตนแวร์(แถวซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แถวขวา)



ภาพที่ 4.24 ผลของเคลือบซีเมนต์ขาวโพตระหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ ต่างกัน (จากบนลงล่างชั้นแรกคือ Iron, Copper, Cobalt, Chrom และ Titanium อย่างละ 3% ตามลำดับ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.16 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์ขาวโพล्ट อัตราส่วน 34:34:32:3


สูตร	ผลการเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทนแวร์
Feldspar ซีเมนต์ Red clay	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สวยสีน้ำตาลอ่อนประจุด โปร่งแสงเล็กน้อย ไม่ราน ไม่ ไหล สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีเขียวเข้ม โปร่งแสง ไม่รานไหล สวย
Feldspar ซีเมนต์ Red clay Iron	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีน้ำตาลแกมเทา โปร่งแสง เล็กน้อย ไม่ราน ไหลเล็กน้อย สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีน้ำตาลเข้มแกมดำ โปร่งแสง เล็กน้อย ไม่ราน ไหล
Feldspar ซีเมนต์ Red clay CuO	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีน้ำตาลแดงแกมดำ โปร่งแสง ไม่ราน ไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีเทาดำ โปร่งแสง ไม่ราน ไหล
Feldspar ซีเมนต์ Red clay Copper	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีเขียวเข้มเกือบดำ ไม่โปร่ง แสง ไม่ราน ไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวมัน ขรุขระ สีเทาเข้ม ไม่โปร่งแสง ไม่ ราน ไม่ไหล
Feldspar ซีเมนต์ Red clay Crom	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีเทาเข้ม โปร่งแสง ไม่ราน ไม่ไหล สวย	เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์ ผิวมัน ขรุขระ สีน้ำตาล ไม่โปร่งแสง ไม่ราน ไม่ไหล
Feldspar ซีเมนต์ Red clay Titanium	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีเหลืองเข้ม โปร่งแสง ไม่ราน ไหล สวย	เคลือบหลอมสมบูรณ์ ผิวมัน สีเหลืองน้ำตาล โปร่งแสง รานเป็น เส้น ไหล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.25 ผลของเคลือบซีเมนต์จามจู่ระหว่างดินสโตนแวร์(แถวซ้าย)และดินเอนเทนแวร์ (แถวขวา)



ภาพที่ 4.26 ผลของเคลือบซีเมนต์จามจู่ระหว่างดินสโตนแวร์และดินเอนเทนแวร์และออกไซด์ ต่างกัน (จากบนลงล่างชั้นแรกคือ Iron, Copper, Cobalt, Chrom และ Titanium อย่างละ 3 % ตามลำดับ)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 4.17 ผลการทดลองเคลือบซีเมนต์ไม้อามจรี อัตราส่วน 34:34:32:3

สูตร	ผลการเผาเคลือบ 1250 องศา	
	ดินสโตนแวร์	ดินเอิทเทนแวร์
Feldspar ซีเมนต์ไม้อามจรี Red clay	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมันเรียบ สีน้ำตาล ไม่ราน ไม่ไหลโปรง แสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวด้าน สีน้ำตาล ไหม้ ไม่ราน ไม่ไหลทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์ไม้อามจรี Red clay Iron	เคลือบไม่สมบูรณ์ ผิวกึ่งมัน กึ่งเรียบ สีน้ำตาลแดง ไม่ราน ไม่ไหล โปรงแสง	เคลือบไม่สมบูรณ์ ผิวหยาบสี น้ำตาลเขียว ไม่ราน ไม่ไหล ทึบ แสง
Feldspar ซีเมนต์ไม้อามจรี Red clay Copper	เคลือบสมบูรณ์ ผิวกึ่งมันกึ่ง หยาบ สีน้ำตาลแดงเข้ม ไม่ ราน ไม่ไหล โปรงแสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวหยาบ สี น้ำตาลไหม้ ไม่ราน ไม่ไหลทึบ แสง
Feldspar ซีเมนต์ไม้อามจรี Red clay Cobalt	เคลือบไม่สมบูรณ์ ผิวมัน เรียบ สีน้ำตาลเข้มแกมน้ำ เงิน ไม่ราน ไม่ไหล โปรงแสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมันเรียบสี น้ำตาลไหม้แกมน้ำเงิน ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์ไม้อามจรี Red clay Crom	เคลือบไม่สมบูรณ์ ผิวมัน เรียบ สีเขียวเข้ม ไม่ราน ไม่ ไหล ทึบแสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวด้าน สีเขียว เข้ม ไม่ราน ไม่ไหล ทึบแสง
Feldspar ซีเมนต์ไม้อามจรี Red clay Titanium	เคลือบไม่สมบูรณ์ ผิวมัน เรียบ สีเหลืองน้ำตาล ไม่ราน ไม่ไหล โปรงแสง	เคลือบสมบูรณ์ ผิวมัน เรียบสี เหลืองแดง ไม่ราน ไม่ไหล ทึบ แสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตอนที่ 3 การนำเคลือบไปใช้ในการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา

ภาพที่ 4.27 ผลิตภัณฑ์เคลือบด้วยเคลือบซีเถ้าโบราณ




ภาพที่ 4.28 ประติมากรรมเคลือบด้วยเคลือบซีเถ้าจากจอร์



เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับใช้ภายในเท่านั้น การเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.29 ประติมากรรมเคลือบด้วยเคลือบสีน้ำตาลหยาบ




ภาพที่ 4.30 ถ้วยชามเคลือบด้วยเคลือบสีน้ำตาลหยาบ




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนเวลาสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือใช้ในการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.31 ประติมากรรมเคลือบด้วยเคลือบสีน้ำตาลขาวโหด



ภาพที่ 4.32 แจกกันเคลือบด้วยเคลือบสีน้ำตาลมาก




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปใช้ในการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.33 ถ้วยกาแฟเคลือบด้วยเคลือบซีเถ้าสัก



ภาพที่ 4.34 แจกันเคลือบด้วยเคลือบซีเถ้าเคลือบ




เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่ควรนำไปเผยแพร่หรือใช้ในการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.35 แจกันและถ้วยเคลือบด้วยเคลือบซีเถ้าฝักดบ



ภาพที่ 4.36 ประติมากรรมเคลือบด้วยเคลือบซีเถ้าอ้อย




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.37 ถ้วยด้วยเคลือบขี้เถ้าแฉาด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.8 ระฆังถ้วยด้วยเคลือบซีเถ้าหญาคา



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิจัยเรื่องผลของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ

1. เพื่อศึกษาผลของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์

2. เพื่อเปรียบเทียบสีและลักษณะของเคลือบซีเมนต์ที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์และเอทเทนแวร์ที่ใช้วัตถุดิบต่างกัน

#### สมมติฐานการวิจัย

1. ชิ้นงานที่เคลือบด้วยซีเมนต์และดินต่างชนิดกัน ส่งผลต่อน้ำหนักหลังเคลือบเปอร์เซ็นต์การหดตัวและการดูดซึมน้ำ ต่างกัน

2. ชิ้นงานที่เคลือบด้วยซีเมนต์และดินต่างชนิดกันมีอิทธิพลร่วมต่อน้ำหนักหลังเคลือบเปอร์เซ็นต์การหดตัวและการดูดซึมน้ำของชิ้นงาน

#### ขอบเขตการวิจัย

ตัวอย่างซีเมนต์ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 13 ชนิดคือ ไบตอง หนุ่คา แกลบ แคนเสด รูปถาษี หูกวาง อ้อย ผักตบ หมาก ซีลื้อยไม้สัก ข้าวโพด และจามจूरี ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรต้น (Independent variable) ชนิดของซีเมนต์ที่ใช้ทำเคลือบ จำนวน 13 ชนิดคือ ไบตอง หนุ่คา แกลบ แคนเสด รูปถาษี หูกวาง อ้อย ผักตบ หมาก ซีลื้อยไม้สัก ข้าวโพด จามจूरี และประเภทของเนื้อดินปั้น 2-ประเภทได้แก่ ดินสโตนแวร์และดินเอทเทนแวร์ ออกไซด์ที่ทำให้เกิดสี 5 สี ได้แก่ Iron, Copper, Cobalt, Chrom และ Titanium อย่างละ 2%

ตัวแปรตาม (Dependent variable) น้ำหนักหลังเคลือบ เปอร์เซ็นต์การหดตัวของชิ้นงาน การดูดซึมน้ำ ลักษณะและสีของเคลือบ

#### สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. เคลือบซีเมนต์ต่างชนิดกันส่งผลต่อน้ำหนักหลังเคลือบของชิ้นงาน เปอร์เซ็นต์การหดตัวของชิ้นงาน และการดูดซึมน้ำต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ดินต่างชนิดกันส่งผลต่อน้ำหนักหลังเคลือบของชิ้นงานและเปอร์เซ็นต์การหดตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ด้านการดูดซึมน้ำไม่แตกต่างกัน ( $P=0.38$ )

3. ซีเมนต์กับดินต่างชนิดกันมีอิทธิพลร่วมต่อน้ำหนักหลังเคลือบ เปอร์เซ็นต์การหดตัวและการดูดซึมน้ำ อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ลักษณะและสีที่ได้จากการเคลือบซีเถ้าพีช 13 ชนิดพบว่า เคลือบมันได้แก่ ไบตอง หูกวาง อ้อย ผักตบ หมากรุก ซีเลื่อยไม้สัก ข้าวโพด และจามจุรี ในขณะที่ หญ้าคา แคนแสด และรูปฤาษีเกิดเคลือบ กิ่งดำน ส่วนซีเถ้าแกลบเกิดเคลือบดำน เคลือบจากพีชทุกชนิดไม่ไหลตัวขณะที่เผาอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่ที่เคลือบบนดินสโตนแวร์เป็นโทนสีครีมถึงน้ำตาลเข้ม พีชบางชนิดเกิดประจุเล็ก ๆ สีน้ำตาล เช่น หูกวาง หมากรุก แคนแสด และรูปฤาษี ในขณะที่เคลือบบนดินเอทเทนแวร์ส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลเข้ม

การจากทดลองพบว่าขนาดของวัตถุที่ใช้ในการเคลือบส่งผลต่ออุณหภูมิการสุกตัวของเคลือบ วัตถุที่มีขนาดละเอียดจะหลอมตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่าวัตถุที่มีขนาดหยาบว่า ดังนั้นการเลือกวัตถุดิบ กระบวนการเตรียมเคลือบส่งผลต่ออุณหภูมิการสุกของเคลือบ เคลือบซีเถ้าพีชสามารถนำมาพัฒนา ให้มีสีหลากหลาย โดยเติมสีเซรามิกส์หรือออกไซด์ได้ แต่อย่างไรก็ตามจากวัตถุที่ใช้เช่นดินปาก เกร็ดมีส่วนประกอบของมลทิน เช่นออกไซด์ปนอยู่ค่อนข้างสูงสีที่ได้จึงไม่สดเหมือน สีเคลือบทั่วไปแต่ก็ให้สีสันดูแปลกตาอีกแบบหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ[4] ในขณะเดียวกันขั้นตอนการ เตรียมวัตถุให้มีคุณภาพควรคำนึงถึงความชื้นของวัตถุดิบปริมาณการค้ำตะแกรง (ความละเอียด ของดินอย่างคร่าว ๆ) การตรวจวัดปริมาณสูญเสียหลังเผาเพื่อให้การควบคุมการเตรียมวัตถุมีความ สม่าเสมอ(ชุติมน เอี่ยมโชติชวลิต,2546)

การหดตัวและการดูดซึมน้ำพบว่าเปอร์เซ็นต์การหดตัวของชิ้นงานแตกต่างกันมาก ระหว่างดิน 2 ชนิด ส่วนการดูดซึมน้ำไม่แตกต่างกันแสดงว่าดินเอทเทนแวร์เมื่อนำมาเคลือบจะช่วยลดการดูดซึมน้ำ สามารถนำไปใช้งานได้ดีดินเอทเทนแวร์ที่ใช้ปั้นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ นิยมใช้ผสมทรายหรือดินเชื้อ (Grog) เพื่อช่วยในการทรงตัวเผาแล้วมีความแกร่งเพิ่มขึ้นและช่วยควบคุมการหดตัวของดินได้ดี พอสมควร (ทวี พรหมพฤษณ์,2533)

เสริมศักดิ์ นาคบัว (2535) ค้นพบจากงานวิจัยว่าการเคลือบซีเถ้าให้ได้ดี จะต้องมีความหนาที่ตีเผาได้ทั้ง Oxidation และ Reduction เตาไม่ควรมีช่องแตกรั่ว ซึ่งจะทำให้อากาศเข้าไปในเตาหลังปิด เเผาแบบ Reduction แล้ว เพราะจะทำให้เกิด Re oxidation ส่งผลต่อสีเคลือบบางชั้นหรือบางด้าน ของผลิตภัณฑ์ถ้าเตาเผาไม่ร้อยแยกหรือร้อยรั่วเมื่อปิดเตาจะต้องใช้ดินเหนียวอุดรอยรั่วเหล่านั้นให้ หมด

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการทดลองไปใช้ จากผลการทดลองพบว่า เคลือบซีเถ้าพีชบนเนื้อ ดินเอทเทนแวร์ เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ผลิตกระถางต้นไม้ เคลือบกระเบื้อง ประติมากรรมตกแต่ง สวน เพราะมีน้ำหนักหลังเผาเบาว่าดินสโตนแวร์ แต่ต้องบั่นเผื่อการหดตัวหลังเผาเคลือบประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ดิน สโตนแวร์หดตัวประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ สำหรับซีเถ้าพีชจาก ไบตอง หูกวาง อ้อย ผักตบ หมากรุก ซีเลื่อยไม้สัก ข้าวโพด และจามจุรี ที่เคลือบบนดินสโตนแวร์ สามารถ นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร แจกัน ของตกแต่งบ้าน เนื่องจากมีความมันวาว โปรงแสง ในขณะที่เคลือบซีเถ้าแกลบเหมาะสมสำหรับใช้สร้างสรรค์งานศิลปะเพราะมีพื้นผิวที่น่าสนใจ มีลักษณะเป็นเคลือบดำน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### บรรณานุกรม

เสริมศักดิ์ นาคบัว .เคลือบขี้เถ้าพีช.กรุงเทพฯ:เจ.ฟิล์ม โปรเซส จำกัด,2535.

แสงแดด.2544.

ไพจิตร อิงศิริวัฒน์.รวมสูตรเคลือบเซรามิกส์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์,2537

กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ์, 2539.

ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต. "การผลิตเซรามิกส์อย่างไรให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ" .วารสารเซรามิกส์.

ปีที่ 7 ฉบับ ที่15 (มกราคม-เมษายน 2546), หน้า 64-67.

ดวงแก้ว ศรีลักษณ์.มหัศจรรย์พันธู์กล้วยในไทย. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์

ทวี พรหมพฤษณ์.เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2533.

ปรีดา พิมพ์ขาวขำ.เซรามิกส์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์, 2539

ลดา พันธุสุขุมชนาและชลัย ศรีสุข. "การพัฒนา เคลือบขี้เถ้าไม้ยาง".วารสารเซรามิกส์. ปีที่ 7

ฉบับที่17 (กันยายน-ธันวาคม 2546), หน้า 59-63.

วชิรพงศ์ หวลบุตรดา. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2542.

Perter Cosentino.Creative Pottery.Singapore.Tiger. Books International plc,1985

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ประวัติผู้วิจัย

นายนิรัช สุดสังข์ รหัสประจำตัวนักวิจัยแห่งชาติ 47110042 เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2515 ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 66 หมู่ 1 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก มัธยมศึกษาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาจิตรศิลป์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ตามลำดับ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเกียรตินิยม (ค.อ.บ) สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม) สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2544 ด้วยทุนพัฒนาอาจารย์ทบวงมหาวิทยาลัยตามความต้องการของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปัจจุบันรับราชการตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 7 ประจำสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้านการบริหารดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ด้านการสอนรับผิดชอบสอนวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา การสอนเฉพาะทางศิลปอุตสาหกรรม การฝึกสอนและสัมมนาทางศิลปอุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท วิชาমনุญภัยกับการออกแบบ วิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นสูง และวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้