

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การพัฒนาการใช้วิชาชีพเพื่อทดแทนไฟเบอร์บอร์ด



นางสาวรัตติยา

มณีศรี

นายปิยวัฒน์

ช่างเพชร

นายปิติ

อมรศิลป์

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

ร.พ.

ร 3661

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2540

ปีการศึกษา 2539

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน..... 32034

วัน, เดือน, ปี - 8 ก.พ. 2542

ใช้สร้างงานเอกสารที่สะดวกสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**Development and Use of Weed Fibers as Raw Material in
The Production of Medium Density Fiberboard (MDF)**



A Special Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement

for the Degree of Bachelor of Science

Department of Chemistry

Faculty of Science

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

1996

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ การพัฒนาการใช้วิชาชีพเพื่อทดแทนไฟเบอร์บอร์ด
นักศึกษา นางสาวรัตติยา มณีศรี

นายปิยวัฒน์ ช่างเพชร

นายปิติ อมรศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ มงคลอัครรัตน์

ดร. ตะวัน สุขน้อย

นายวรรณธรรม อุ้นจิตตชัย*

ภาควิชา เคมี


ปีการศึกษา 2539

* นักวิชาการป่าไม้ 6

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป่าไม้

สำนักวิชาการป่า กรมป่าไม้

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้นำโครงการพิเศษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


(ผศ. นงนุช เกตรานูวัฒน์) หัวหน้าภาควิชาเคมี

คณะกรรมการตรวจสอบโครงการพิเศษ


ประธานกรรมการ

(ดร. อธิติพล แจ่งชัด)

กรรมการ

(อ. ปุณณมา ศิริพันธ์โนน)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ การพัฒนาการใช้วัสดุเพื่อทดแทนไฟเบอร์บอร์ด

นักศึกษา นางสาวรัตติยา มณีศรี

นายปิยวัฒน์ ช่างเพชร

นายปิติ อมรศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วีรวัฒน์ มงคลอัครวัฒน์

ดร. ตะวัน สุขน้อย

นายวรธรรม อุ้นจิตตชัย*

ภาควิชา เคมี

ปีการศึกษา 2539

* นักวิชาการป่าไม้ 6

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้

สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

บทคัดย่อ

แนวทางในการลดทรัพยากรป่าไม้ทางหนึ่งก็คือ การนำเอาวัสดุที่ไม่มีประโยชน์มาผลิตเป็นแผ่นขึ้น ไม้อัด (Particle board) ซึ่งในโครงการพิเศษนี้เป็นการนำเอาวัสดุจากโรงงานผลิตเป็นแผ่นขึ้น ไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง โดยใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน กับ ยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน เป็นสารยึดติด และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ คือความหนาแน่น ค่าการดูดซึมน้ำ ค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำ ค่าความต้านทานแรงดัด และค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากของผิวหน้า ในการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ พบว่าสิ่งที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพคือ ชนิดของขึ้น ไม้ ชนิดของสารยึดติด และปริมาณสารยึดติดที่ใช้ กล่าวคือ ถ้าใช้ ยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน เป็นสารยึดติด โดยใช้โรงงานผลิตและปริมาณสารยึดติดเท่ากัน คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นขึ้น ไม้อัดที่ใช้ ยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน เป็นสารยึดติด จะดีกว่าใช้ ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน เป็นสารยึดติด ต่อมาถ้าใช้สารยึดติดชนิดเดียวกัน ปริมาณสารยึดติดเท่ากัน คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นขึ้น ไม้อัดจากขึ้น ไม้ยูคาลิปตัส จะมีคุณสมบัติดีกว่าแผ่นขึ้น ไม้อัดจากโรงงานผลิต และในการใช้ปริมาณสารยึดติดที่แตกต่างกัน ก็จะมีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพด้วยเช่นกัน

Special Project title Development and Use of Weed Fiber as Raw Material in the
Production of Medium Density Fiberboard-MDF

Name Miss Rattiya Maneesri
Mr. Piyawat Changpetch
Mr. Piti Amornsilpa

Special Project Advisor Asst.Prof.Dr. Theerat Mongkolasawat

Dr. Tawan Sooknoi
Mr. Worratham Aunchitchai*

Department Chemistry

Academic Year 1996

*The Authority of Wood Industry Development Sub-Division
Forest Products Research and Development Division
Forest Technical Bureau
Royal Forest Department

Abstract

Using the weed to make a particle board is a way to decrease deforestation. This special project is about producing the particle board from Lesser reedmace using urea-melamine formaldehyde resin or urea-formaldehyde resin as a glue physical properties such as density and moisture content , water absorption , tensile strength perpendicular to the plane of board , swelling in water , modulus of rupture and modulus of elasticity of each board were studied.

The results show that the physical properties were affected by type of the glue , type of the particle and quantity of the glue. At the same quantity of the glue , urea-melamine formaldehyde made the board with better properties than urea-formaldehyde. Using the same glue and the same quantity of glue , the boards from the flake have the better properties than the board from the Lesser reedmace.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพิเศษฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายคณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ

- อาจารย์ธีรวัฒน์ มงคลอัครรัตน์ และอาจารย์ตะวัน สุขน้อย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษผู้ซึ่งให้คำแนะนำ ให้ความสะดวกในการทำวิจัย ให้กำลังใจเป็นอย่างมากในการจะให้โครงการพิเศษนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และตรวจสอบแก้ไขโครงการพิเศษฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- อาจารย์อิทธิพล แก่งซัด และอาจารย์ปณณา ศิริพันธ์โนน ที่กรุณาตรวจสอบโครงการพิเศษและให้คำแนะนำต่าง ๆ
- คุณวรรณม อุ่นจิตตชัย นักวิชาการป่าไม้กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำวิจัย ให้ความอนุเคราะห์ด้านความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ในการทำวิจัย
- รุ่นที่ทุกคนที่ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับหญ้าสลาบลวงในปีก่อน ๆ ที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัยต่อเนื่อง
- ขอขอบคุณคุณสมศักดิ์ ที่จัดหาวัสดุคิบหญ้าสลาบลวงที่ใช้ในการทำวิจัย

ถ้ามีสิ่งผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

นางสาวรัตติยา มณีศรี

นายปิยวัฒน์ ช่างเพชร

นายปิติ อมรศิลป์


มีนาคม 2540

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อปัญหาพิเศษ ภาษาไทย	ก
บทคัดย่อปัญหาพิเศษ ภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญรูป	จ
บทที่ 1	บทนำ
	- ความสำคัญและที่มาของโครงการพิเศษ
	- ขอบเขตของการวิจัย
	- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2	ทฤษฎี
	- บทนิยาม
	- การแบ่งชนิดของแผ่นไม้อัด
	- คุณลักษณะที่ต้องการ
	- การทำแผ่นจีน ไม้อัด
	- ปัจจัยที่มีผลต่อแผ่นจีน ไม้อัด
	- การนำมาใช้ประโยชน์
	- हुआสลาบหลวง
	- ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน
	- การเตรียมยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน
บทที่ 3	การดำเนินการวิจัย
	- อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้
	- เครื่องมือที่ใช้
	- ขั้นตอนการดำเนินการทดลอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


เรื่อง		หน้า
บทที่ 4	ผลการวิจัยและวิจารณ์	28
	- ความหนาแน่น	28
	- ค่าแรงดึงดึงฉาก	30
	- ค่าความต้านทานแรงดัด	32
	- ค่าการพองตัว	34
	- ค่าการดูดซึมน้ำ	36
บทที่ 5	สรุปผลและข้อเสนอแนะ	38
ภาคผนวก	ก วิธีคำนวณปริมาตรสารที่ใช้ในการสังเคราะห์วรีซิน	40
	ข ตารางแสดงผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพ	42
	ค มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นใยไม้อัด ชนิดความหนาแน่นปานกลาง	82
บรรณานุกรม		95



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 1-8 แสดงค่าความหนาแน่น	42-49
ตารางที่ 9-16 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากผิวหน้า	50-57
ตารางที่ 17-24 แสดงค่าค่าความต้านทานแรงดัดและมอดูลัสยืดหยุ่น	58-65
ตารางที่ 25-32 แสดงค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำ	66-73
ตารางที่ 33-40 แสดงค่าการดูดซึมน้ำ	74-81
ตารางที่ 41 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	83
ตารางที่ 42 คุณลักษณะที่ต้องการ	85
ตารางที่ 43 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบขนาดและลักษณะตัวอย่าง	86



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

เรื่อง		หน้า
รูปที่ 1	แสดงตำแหน่งและการตัดชิ้นงานทดสอบ	87
รูปที่ 2	แสดงตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว ความหนา ของแผ่นชิ้น ไม้อัด	21,28
รูปที่ 3	แสดงตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว ความหนา ของชิ้นทดสอบ	22,89
รูปที่ 4	แสดงการทดสอบความต้านทานแรงค้ำและมอดูลัสยืดหยุ่น	24,92
รูปที่ 5	แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดกับการแอ่นตัว	25,94
รูปที่ 6	แสดงกราฟค่าความหนาแน่น	29
รูปที่ 7	แสดงกราฟค่าความต้านทานแรงค้ำตั้งฉากผิวหน้า	31
รูปที่ 8	แสดงกราฟค่าความต้านทานแรงค้ำและมอดูลัสยืดหยุ่น	33
รูปที่ 9	แสดงกราฟค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำ	35
รูปที่ 10	แสดงกราฟค่าการดูดซึมน้ำ	37

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ในปัจจุบันความต้องการใช้ไม้เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีปริมาณที่สูงขึ้น แต่พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการพัฒนาหาวัสดุต่างๆ เพื่อนำมาใช้ทดแทนไม้แปรรูป แผ่นขึ้นไม้อัดเป็นวัสดุที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งกำลังมีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม และได้มีการนำไม้ทดแทนไม้กันอย่างกว้างขวาง

1.1. ความสำคัญและที่มาของโครงการพิเศษ

ปัจจุบันการตัดไม้ทำลายป่า และการขาดแคลนไม้แปรรูปเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย การนำวัสดุเซลลูโลสมาทำเป็นไม้อัดประเภทต่างๆ มีต้นทุนสูง อีกทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คุ้มค่า หน่วยงานหลวงเป็นวัสดุที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว และมีปัญหาในการกำจัด มีการนำวัสดุชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยในประเทศไทย โดยนำไปสกัดสารบางอย่าง เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตสี บำบัดน้ำเสีย ผลิตขี้เถ้าเป็นต้น แต่เนื่องจากเส้นใยของหญ้าสลาบลวงมีลักษณะค่อนข้างเหนียว ในโครงการพิเศษก่อนหน้านี้อาจได้มีการนำมาทำแผ่นเนื้อไม้อัด โดยใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเป็นสารยึดติดในปริมาณที่เหมาะสม แต่พบว่าแผ่นเนื้อไม้อัดที่ได้มีค่าการดูดซึมน้ำค่อนข้างมาก

ดังนั้น ในโครงการนี้จึงได้มีการใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเป็นสารยึดติดเพื่อปรับปรุงลดคุณสมบัติการดูดซึมน้ำ แต่การทำแผ่นเนื้อไม้อัดจะใช้เวลานานในการเตรียมเนื้อไม้ จึงได้มีการเปลี่ยนทำแผ่นขึ้นไม้อัดแทน เนื่องจากใช้เวลาเตรียมขึ้นไม้น้อยกว่า และศึกษาเปรียบเทียบ การดูดซึมน้ำ การพองตัวเมื่อแช่น้ำ ความต้านทานแรงดัด โมดูลัสยืดหยุ่น ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าและความยึดแน่นของผิวหน้า ระหว่างยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซินกับ ยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเป็นสารยึดติด

1.2. ขอบเขตการวิจัย

โครงการพิเศษนี้จะวิจัยถึงการนำวัสดุ คือ หญ้าสลาบลวง มาทำเป็นแผ่นขึ้นไม้อัด เพื่อใช้ในการทดแทนไม้ โดยใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซินกับเมลามีนยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเป็นสารยึดติด โดย

- ศึกษาการเตรียมยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน
- ศึกษาการเตรียมยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ศึกษาการเตรียมหน้าสถาบันหลวง
 - การทดสอบสมบัติทางกายภาพของแผ่นขึ้นไม้อัด ดังนี้
 - ความหนาแน่น
 - ความชื้น
 - การดูดซึมน้ำ
 - ความต้านแรงค้ำ
 - มอดุลัส
 - ความต้านแรงค้ำค้ำจากกับผิวหน้า
 - เปรียบเทียบสมบัติของแผ่นขึ้นไม้อัดที่เตรียมได้จากการใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซินเป็นสารยึดติดกับการใช้เมลามีนยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซินเป็นสารยึดติด
 - เปรียบเทียบสมบัติของแผ่นขึ้นไม้อัดที่ได้จากขึ้นไม้ยูคาลิปตัสยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซินเป็นสารยึดติดกับการใช้เมลามีนยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซินเป็นสารยึดติด
- 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการพิเศษ**
- เป็นการพัฒนาแผ่นขึ้นไม้อัดจากหน้าสถาบันหลวง
 - ลดการสูญเสียไม้จากการนำมาทำเป็นแผ่นขึ้นไม้อัด
 - ลดปริมาณวัชพืช และเป็นการนำวัชพืชมาใช้ประโยชน์

บทที่ 2

ทฤษฎี

2.1 บทนิยาม

2.1.1 **แผ่นจีน ไม้อัดราบ** : ความหนาแน่นปานกลาง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แผ่นจีน ไม้อัด” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่น ทำจากจีน ไม้ หรือวัสดุ ลิกโนเซลลูโลส (lignocellulosic material) อื่นๆ อัดในเครื่องอัดร้อนให้ยึดติดกันด้วยสาร ชีตติค ให้ทิศทางของแรงอัดตั้งฉากกับระนาบของแผ่น การทำอาจทำเป็นแผ่นๆหรือทำต่อ เนื่อง จีน ไม้ส่วนใหญ่ขนาดขนานกับระนาบของแผ่น แผ่นจีน ไม้อัดอาจทำให้มีลักษณะ โครงสร้างเป็นชั้นเดียว สามชั้น หลายชั้น หรือโครงสร้างที่มีจีน ไม้ขนาดลดหลั่นกันก็ได้ มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 500 - 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

2.1.2 **แผ่นจีน ไม้อัดชั้นเดียว** หมายถึง แผ่นจีน ไม้อัดที่ทำจากจีน ไม้ที่มีลักษณะและขนาด เหมือนกัน มีส่วนผสมของสารชีตติคและสารเติมแต่ง (additive) อย่างเดียวกัน ตลอดความหนาของ แผ่นจีน ไม้อัด

2.1.3 **แผ่นจีน ไม้อัดสามชั้น** หมายถึง แผ่นจีน ไม้อัดที่แบ่งตามลักษณะของจีน ไม้ออกเป็น สามชั้นตลอดความหนาของแผ่นจีน ไม้อัด ในแต่ละชั้นประกอบด้วยจีน ไม้ที่มีลักษณะและขนาด ตลอดจนส่วนผสมของสารชีตติคเหมือนกัน ปกติใช้จีน ไม้ขนาดเล็กและบางเป็นชั้นผิวหน้าและ หลัง ส่วนชั้น ไม้ใช้จีน ไม้หยาบและใหญ่กว่า ไม้ที่ใช้ทำชั้น ไม้ อาจเป็นชนิดที่ต่างกับที่ใช้ทำผิวหน้า และหลังก็ได้ ปริมาณสารชีตติคที่ใช้ผสมในชั้นผิวทั้ง 2 หน้า มักมีมากกว่าในชั้น ไม้ เพื่อให้เกิด โครงสร้างที่สมดุลกัน มีผิวแข็งและแน่นขึ้น

2.1.4 **แผ่นจีน ไม้อัดหลายชั้น** หมายถึง แผ่นจีน ไม้อัดที่มีลักษณะเหมือนแผ่นจีน ไม้อัดสาม ชั้น แต่มีจำนวนชั้นมากกว่า

2.1.5 **แผ่นจีน ไม้อัดขนาดลดหลั่น (graduated particle board)** หมายถึง แผ่นจีน ไม้อัดที่ทำ จากจีน ไม้ที่มีขนาดและลักษณะต่างกัน โดยโครงสร้างของแผ่นประกอบด้วยจีน ไม้ขนาดใหญ่และ หยาบกว่าอยู่ตรงแนวกลางแผ่นตลอดความหนา จากแนวกลางแผ่น จีน ไม้จะมีขนาดลดหลั่นเล็ก ไปหาผิวทั้งสองด้าน โดยไม่มีการแบ่งชั้นแน่นอน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 การแบ่งชนิดของแผ่นจีนไม้อัด

แผ่นจีน ไม้อัดแบ่งออกได้ 4 แบบ คือ

- แผ่นจีน ไม้อัดชั้นเดียว
- แผ่นจีน ไม้อัดสามชั้น
- แผ่นจีน ไม้อัดหลายชั้น
- แผ่นจีน ไม้อัดขนาดลดหลั่น

2.3 คุณลักษณะที่ต้องการ

2.3.1 ลักษณะทั่วไป

แผ่นจีน ไม้อัดต้องมีความหนา ความแน่น และความเรียบสม่ำเสมอ ทั่วตลอดทั้งแผ่น ขอบต้องตั้งฉากกับระนาบผิว

2.3.2 ความหนาแน่น

ความหนาแน่นเฉลี่ยต้องอยู่ในช่วง 500 ถึง 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความหนาแน่น ของแผ่นจีน ไม้อัดแต่ละแผ่นจะคลาดเคลื่อนจากความหนาแน่นเฉลี่ยได้ไม่เกิน 10 %

2.3.3 ความชื้น

ความชื้นเฉลี่ยต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 15 และความชื้นของแผ่นจีน ไม้อัดแต่ละแผ่นจะคลาดเคลื่อนจากความชื้นเฉลี่ยได้ไม่เกินร้อยละ 3

2.3.4 การดูดซึมน้ำ

โดยแช่ชิ้นทดสอบ 2 ชั่วโมง ความหนาแผ่น 3 ถึง 50 มิลลิเมตร ค่าการดูดซึมน้ำไม่เกิน ร้อยละ 40 เมื่อแช่ชิ้นทดสอบครบ 24 ชั่วโมง ความหนาแผ่น 3 ถึง 50 มิลลิเมตร ค่าการดูดซึมน้ำไม่เกิน ร้อยละ 80

2.3.5 การพองตัวเมื่อแช่น้ำ

ความหนาแผ่น 3 ถึง 6 มิลลิเมตร ไม่เกินร้อยละ 8 ความหนาแผ่นเกิน 6 ถึง 19 มิลลิเมตร ไม่เกินร้อยละ 12 ความหนาแผ่นเกิน 19 ถึง 50 มิลลิเมตร ไม่เกินร้อยละ 12

2.3.6 ความต้านแรงคด

ความหนาแผ่น 3 ถึง 6 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 18.0 เมกะพาสคัล ความหนาแผ่นเกิน 6 ถึง 19 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 13.8 เมกะพาสคัล ความหนาแผ่นเกิน 19 ถึง 50 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 12.5 เมกะพาสคัล

2.3.7 มอดูลัส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความหนาแน่น 3 ถึง 6 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2000 เมกะพาสคัล ความหนาแน่นเกิน 6 ถึง 19 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2000 เมกะพาสคัล ความหนาแน่นเกิน 19 ถึง 50 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 1850 เมกะพาสคัล

2.3.8 ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

ความหนาแน่น 3 ถึง 6 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 0.89 เมกะพาสคัล ความหนาแน่นเกิน 6 ถึง 19 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 0.34 เมกะพาสคัล ความหนาแน่นเกิน 19 ถึง 50 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 0.25 เมกะพาสคัล

2.3.9 ความยืดหยุ่นของผิวหน้า


ความหนาแน่นของแผ่น 3 ถึง 6 มิลลิเมตร ไม่ทำการทดสอบ ความหนาแน่นเกิน 6 ถึง 19 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 1100 นิวตัน ความหนาแน่นเกิน 19 ถึง 50 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 1100 นิวตัน

2.3.10 ความยืดหยุ่นของตะปูเกลียว

ความหนาแน่น 3 ถึง 6 มิลลิเมตร ไม่ทำการทดสอบ ความหนาแน่นเกิน 6 ถึง 19 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 360 นิวตัน ความหนาแน่นเกิน 19 ถึง 50 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 250 นิวตัน

2.4 การทำแผ่นขึ้นไม้อัด

- ใช้เครื่องจักรย่อยไม้ออกเป็นชิ้นไม้ตามลักษณะที่ต้องการ
- นำชิ้นไม้ที่ได้มาอบจนมีความชื้นเหลือพอเหมาะด้วยเครื่องอบ
- แยกชิ้นไม้ที่ออกเป็นขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการด้วยเครื่องร่อน
- นำไปคลุกเคล้ากับสารยึดติดตามอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยเครื่องจักรผสมสารเคมีแดงลงไปด้วยก็ได้ และต้องควบคุมความชื้นให้เหมาะสม
- นำชิ้นไม้ไปทำเป็นแผ่น (particle mat) ด้วยเครื่องทำแผ่น
- นำแผ่นขึ้นไม้ไปอัดด้วยเครื่องอัดร้อนในแนวราบ ทั้งนี้ต้องมีการควบคุม อุณหภูมิ แรงอัด และระยะเวลาการอัดร้อน



รูปที่ 1 ตัวอย่างแผนผังแสดงกระบวนการผลิตแผ่นจีนไม้อัดทั่วไป

2.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของแผ่นจีนไม้อัด

2.5.1 ชนิดไม้วัตถุดิบ (Wood Species) จะพิจารณาถึง

- ความหนาแน่น ไม้ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าเมื่อนำมาผลิตเป็นแผ่นจีนไม้อัดที่มีความถ่วงจำเพาะของแผ่นระดับเดียวกัน จะมีความแข็งแรงของแผ่นสูงกว่าแผ่นที่ผลิตจากชนิดไม้ที่มีความหนาแน่นสูงกว่า เนื่องจากชั้นไม้อัดที่มีความหนาแน่นสูงก็ย่อมมีปริมาณน้อยกว่า ทำให้ชั้นไม้ที่มีสารยึดติดสัมผัสกันน้อยกว่าด้วย จึงส่งผลให้แผ่นมีความแข็งแรงต่ำกว่า

- ความเป็นกรดของไม้ เป็นปัจจัยสำคัญกระทบโดยตรงต่ออัตราความเร็วในปฏิกิริยาแข็งตัวของสารยึดติดในระหว่างการอัดรีด สถานะความเป็นกรดสูงทำให้สารยึดติดยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน แข็งตัวได้เร็วขึ้น

- ความสามารถในการเปียก (Wettability) ของไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสารยึดติดกับชั้นไม้ ผิวหน้าของชั้นไม้ชนิดใดมีความสามารถในการเปียกที่สูง แสดงว่าสารยึดติดสามารถซึมซาบเข้าไปในผิวไม้ได้ดี

2.5.2 ลักษณะรูปร่างของชั้นไม้ (Morphology of Particles) พิจารณาถึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ชั้นเกล็ดไม้ที่บางและยาว จะให้ความแข็งแรงด้านแรงค้ำของแผ่นที่สูงขึ้น เนื่องจากชั้นเกล็ดไม้ที่บางกว่า ทำให้แผ่นมีช่องว่างน้อยลง จึงสามารถกระจายความเค้น ที่เกิดจากการค้ำ ได้สม่ำเสมอไปตลอดทั้งแผ่น อีกทั้งยังส่งผลให้ค่าการกด (compressive) และแรงค้ำขนานผิวหน้าแผ่นสูงขึ้น และมีค่าการพองตัวของความหนา การดูดซึมน้ำ การขยายตัวทางความยาวลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ชั้นเกล็ดไม้ที่มีขนาดความยาว กลับทำให้ผลด้านความแข็งแรงยึดเหนี่ยวภายใน (internal bond) ลดต่ำลง
- ชั้นเกล็ดไม้ที่หนาและสั้น จะให้ผลตรงข้ามกับชั้นเกล็ดไม้ข้างต้น ซึ่งไม่สามารถต้านทานแรงค้ำ ได้สูงนัก

2.5.3 การใช้สารยึดติดและสารเติมแต่ง (Resin and Additive Application)

- ชนิดของสารยึดติดและสารเติมแต่ง มีการใช้สารยึดติดเป็นตัวประสานอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ สารยึดติดฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ สารยึดติดยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ และสารยึดติดยูเรียเสริมคุณภาพ สารยึดติดชนิดหลังนี้ มีการใช้อยู่น้อยนิยมใช้สารยึดติดเมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ เสริมคุณภาพสารยึดติดยูเรีย สารเติมแต่งที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ขี้ผึ้งอิมัลชันและขี้ผึ้งเหลวเพื่อเป็นสารกันน้ำ ลดการขยายตัวและการดูดซึมน้ำของแผ่นชั้น ไม้อัด

2.5.4 ปริมาณความชื้น (Moisture Content)

- ในกรณีที่มีความชื้นของชั้น ไม้ในแผ่นเตรียมอัด เป็นปริมาณสูง เมื่อทำการอัดร้อน ไอน้ำจะเกิดเป็นปริมาณมากเกินไป มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชันลดลง และต้องใช้เวลาในการแข็งตัวของสารยึดติดนานขึ้น จึงต้องใช้ระยะเวลาในการอัดร้อนนานขึ้น และเกิดปัญหาการระเบิดจากแรงดันไอน้ำภายในแผ่นที่มากเกินไป ทำให้แผ่น โป่งพองขึ้นได้ (blisters)

2.5.5 การเรียงชั้นตามขนาดชั้น ไม้ (Layering by Particle Size)

- การผลิตแผ่นชั้น ไม้อัด ชนิด 3 ชั้น หรือหลายชั้น มักใช้กรรมวิธี การฟอร์มแผ่นโดยใช้ชั้น ไม้ขนาดละเอียดโรยเป็นชั้นผิวหน้าเพื่อให้แผ่นที่ได้มีผิวหน้าที่ราบเรียบที่สุด สามารถนำไปใช้ปิดทับหน้าด้วยแผ่น ไวนิล เมลามีน และ โพลีเอสเตอร์ หรือเคลือบสีได้สวยงามขึ้น อีกทั้ง แผ่นชั้น ไม้อัด ชนิด 3 ชั้น หรือหลายชั้น จะให้คุณสมบัติที่ดีกว่าแผ่นชั้นเดียว

2.5.6 การเรียงตัวของชั้น ไม้ (Particle Alignment)

- การผลิตแผ่นชั้น ไม้อัด โดยให้มีชั้น ไม้เรียงตัวขนานในแนวราบ ไปในทางเดียวกันมากที่สุดจะทำให้คุณสมบัติของแผ่นด้านที่ชั้น ไม้เรียงตัวขนานกัน มีคุณสมบัติความแข็งแรงสูงกว่า แผ่นที่มีชั้น ไม้เรียงตัวกันแบบ ไม่แน่นอน จึงนิยมใช้ชั้น ไม้แบบเกล็ด ไม้ (flakes) มากกว่าขี้กบขนาดเล็ก เนื่องจากขี้กบจะเรียงตัวให้ขนานกันยาก

2.5.7 การควบคุมการอัดร้อน (Hot Pressing Control)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- การใช้ระยะเวลาที่ช้าในช่วงแทนอัดบีบแผ่นจนถึงความหนาที่กำหนด จะสามารถปรับปรุงคุณสมบัติแรงยึดเหนี่ยวภายในที่สูงขึ้นได้และส่งผลให้ความหนาแน่นมีการกระจายตัวจากชั้นใต้ถึงชั้นผิวได้สม่ำเสมอกว่า การใช้ระยะเวลาในการบิดแทนอัดที่เร็ว

2.5.8 ความหนาแน่นของแผ่น (Board Density)

- การเพิ่มความหนาแน่นของแผ่นให้สูงขึ้น จะสามารถปรับปรุงคุณสมบัติความแข็งแรงทางกลให้ดีขึ้นได้ แต่คุณสมบัติความคงขนาด (dimensional stability) ที่ถูกนำไปใช้ชั้นน้ำหรือในที่มีความชื้นสูงลดต่ำลง

2.5.9 การปรับสภาวะแผ่นก่อนใช้งาน (Conditioning)

- โดยปกติแผ่นที่ผ่านการอัดร้อนแล้ว จะนำมาไว้ที่อุณหภูมิ 50 - 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 - 4 วันช่วยปรับปรุงให้เกิดการดูดซึมน้ำน้อยลง ความชื้นที่แตกต่างกันในแผ่นมีความสม่ำเสมอได้มากขึ้น ช่วยลดความเครียดภายในแผ่นที่อาจทำให้แผ่นบิดงอได้ แต่มีข้อเสียคือ อาจทำให้แรงยึดของสารยึดติดแตกแยกกลางได้ หากมีความชื้นและใช้อุณหภูมิสูงเกินไป ทำให้คุณสมบัติความแข็งแรงของแผ่นลดน้อยลง

2.6 การนำมาใช้ประโยชน์

- ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น โต๊ะ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ฯลฯ
- ใช้ทำอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ฝ้าเพดาน

2.7 หญ้าตลาบหลวง

ชื่อพฤกษศาสตร์	<i>Typha angustifolia</i> Linnaeus
ชื่อวงศ์	TYPHACEAE
ชื่อสามัญ	Lesser reedmace , Narrow leaved cattail
ชื่อทั่วไป	กกข้าง , หญ้าดอกรูป , รูปดาบ

หญ้าตลาบหลวงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledons) จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน (tropical regions) ที่มีฝนตกชุก เช่น ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย เป็นพืชลำต้นอ่อนที่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีในพื้นที่ที่มีน้ำขังตลอดเวลา (marsh herbs) ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ติดพื้นดิน มีกาบใบห่อหุ้มไว้ ใบชูขึ้นเหนือพื้นดินประมาณ 1.5 - 2.5 เมตร ใบจะตีเกลียวเล็กน้อยประมาณ 2 - 3 รอบ ปลายใบเรียวแหลมช่วงกว้างที่สุดประมาณ 10 - 12 มิลลิเมตร ขอบใบคมมาก แต่กลางใบมนเล็กน้อย ภายในจะมีเส้นใยกันเป็นช่อง ๆ คล้ายก้านกล้วย มีก้านดอกชูขึ้นจากกลางลำต้นสูงประมาณ 75 - 125 เซนติเมตร ดอกเกสรตัวผู้จะอยู่ด้านบนของดอกเกสรตัวเมียห่างกันประมาณ 2 เซนติเมตร เมื่อผสมพันธุ์แล้วดอกเกสรตัวผู้จะโรยไป ส่วนดอกเกสรตัวเมียจะกลายเป็นผล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พืชในวงศ์เดียวกันกับหญ้าสาบหลว (*Typha Linn. / TYPHACEAE*) มีอีกประมาณ 10 ชนิด ได้แก่ *T.latifolia* *T.shutterworthii* พบในยุโรปและอเมริกา สำหรับในประเทศไทยพบแค่ *T.augustifolia* ซึ่งในสมัยแรกเรียกว่า *T.elephantina* เนื่องจากมีขนาดสูงใหญ่ที่สุดในบรรดาพืชวงศ์เดียวกัน นอกจากนี้ในประเทศไทยแล้วหญ้าสาบหลว (*T.augustifolia*) จะพบมากในประเทศจีน ฟิลิปปินส์ และอินเดีย

2.8 ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน จัดเป็นเรซินที่มีราคาถูก มีความเป็นพิษต่ำ ความแข็งแรงสูง สามารถใช้ได้กับวัสดุหลายชนิด จุดอ่อนของเรซินชนิดนี้คือ ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ภายนอกอาคารหรือในที่ที่มีความชื้นสูง เพราะจะทำให้ฟอร์มัลดีไฮด์ระเหยออกมาได้ง่าย เมื่อพิจารณาถึงความคงทนของพันธะเคมีในยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ที่แข็งตัว พบว่า พันธะคาร์บอน - ออกซิเจน ระหว่างเรซินกับแซลกูโลสมิค่าต่ำ และพันธะของคาร์บอน - ไนโตรเจนจะให้ความคงทนสูง

ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซินที่ขายในท้องตลาด แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

- (1) สารยึคติดน้ำ (Liquid syrup) สำหรับนำไปใช้ได้เลย มีเนื้อสารยึคติดประมาณ 60 - 70%
- (2) สารยึคติดผง (Powder) เป็นสารยึคติดชนิด partial polymerized urea resin วิธีทำโดยใช้พ่น

ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซินลงในถังที่ร้อน และทำให้เป็นสูญญากาศจะได้เป็นสารยึคติดผง เวลานำมาใช้ก็ผสมกับน้ำและตัวเร่งปฏิกิริยาตามส่วน ตามวิธีแนะนำของแต่ละบริษัทที่ผลิต

2.9 การเตรียมยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซินในระดับอุตสาหกรรม



กระบวนการเกิดพอลิเมอร์ของยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

- (1) การเกิดพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำและสามารถละลายได้
- (2) การเกิดปฏิกิริยาการเชื่อมโยง (crosslinking) ได้พอลิเมอร์ร่างแห

ปรับฟอร์มัลดีไฮด์ให้มีค่า pH 8 ด้วย NaOH แล้วเติมยูเรีย โดยให้มีอัตราส่วนของยูเรียต่อฟอร์มัลดีไฮด์เป็น 1 : 2 นำสารละลายนี้ reflux ประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นปรับให้เป็นกรด pH 5 ด้วยกรดฟอร์มิก ให้มีความร้อนจนเดือดนาน 5 - 20 นาที จนมีองศาการเกิดพอลิเมอร์ตามต้องการ ปรับให้เป็นกลางด้วย NaOH แล้วนำไปประเหยโดยลดความดัน จนมีค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดตามที่ต้องการ (70 % สำหรับสารยึคติดที่เป็นของเหลว)


ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายได้ดังนี้

(1.1) การเกิด Methylol Urea ในปฏิกิริยาเริ่มต้นของการเตรียม ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน จะได้โครงสร้างที่เป็นเส้นตรงเป็นส่วนใหญ่ ปฏิกิริยาอาจเป็น Base Catalyst Reaction ปฏิกิริยาแสดงได้ดังนี้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(1.2) การควบแน่นของ Methylol Urea ในขั้นที่ 2 ของปฏิกิริยาการเตรียมเรซิน ปฏิกิริยาจะดำเนินภายใต้สภาวะกรด ปฏิกิริยาการควบแน่นจะเกิดระหว่างหมู่ Methylol และหมู่ Amino ได้หมู่ methylene เชื่อมโยงดังนี้




(1.3) การ Polymerization โดยมีแอมโมเนียมคลอไรด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากปฏิกิริยาข้างต้นจะทำให้ได้พอลิเมอร์ร่างแหที่เกิดการเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะไม่มี หมู่ Methylol เหลืออยู่เลย



สมบัติของพอลิเมอร์ที่เกิดการเชื่อมโยง

เมื่อยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเกิดการเชื่อมโยงแล้วจะมีคุณสมบัติแข็ง ไม่ละลาย และไม่หลอมเหลว การขึ้นรูปโดยการอัดด้วยแม่พิมพ์ จะมีการเติมเซลดูโลส เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเชิงกล

บทที่ 3

การดำเนินการวิจัย

3.1 อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้

- ยูเรีย

เกรควิเคราะห์ บริษัท Ajax

- ฟอสฟอรัส (40 % w/v)

เกรควิเคราะห์ บริษัท Fatimalia Carlo Erba จำกัด

- โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 N บริษัท Fatimalia Carlo Erba จำกัด

- กรดไฮโดรคลอริก 10 %

- พาราฟินอิมัลชัน บริษัท Giant Leo Intertrade จำกัด

- พาทีเกิลบอร์ดพาณิชย์ 3 แผ่น
ขนาดแผ่นละ 32x32x0.9 เซนติเมตร

- หน้้าสลาบหลวง

- จีนไม้ยูคาลิปตัส

3.2 เครื่องมือที่ใช้

- เครื่องอัดความร้อน Burkle Model LA 80 40/40

- เครื่องทดสอบมอดูลัสแตกร้าว

- pH มิเตอร์ รุ่น Orion SA 230

- อ่างน้ำมันซิลิโคน

- ชุดปั่นกวนพร้อมใบพัด

- เครื่องวัดความหนืด Brookfield LVT

- เทอร์โมมิเตอร์

- ไมโครมิเตอร์

- เวอร์เนียร์คาลิเปอร์

- ตู้อบ Precision Model 17

- เคซิเคเตอร์

- เครื่องชั่งละเอียด 3 ตำแหน่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ชุดรีฟลักซ์
- เครื่องตัดหญ้า Kwanglong
- เครื่องบดเชื้อ
- ตะแกรงร่อนและเครื่องร่อน
- ชุดป็นฉีดยาฆ่าเชื้อ บริษัท KINKI จำกัด

3.3 ขั้นตอนการทดลอง

3.3.1 การเตรียมหญ้าสลาบลวง

- เก็บต้นหญ้าสลาบลวงที่แก่พอสมควร คัดส่วนที่เป็นดอกออก ต้นหญ้าที่จะใช้สามารถใช้ได้ทุกขนาด
 - นำต้นหญ้าไปตัดให้มีความยาว 3-4 cm
 - นำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เพื่ออบแห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 - เมื่ออบแห้งแล้วนำออกจากตู้อบ
 - นำไปบดให้มีขนาดเล็กลง
 - เมื่ออบจนหมดแล้ว นำไปใส่บนเครื่องร่อน เพื่อแยกขนาดชั้นต้นหญ้าที่ละเอียด* ออกจากชั้นต้นหญ้าที่หยาบ เมื่อร่อนจนหมดแล้ว นำชั้นหญ้าแต่ละส่วนแยกใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ มัดปากถุงให้แน่น (* ทั้งนี้ถ้าเราต้องการหญ้าชั้นละเอียดเพิ่ม ก็สามารถนำชั้นหญ้าหยาบมาบดเพิ่ม แล้วร่อนแยกขนาด ตามวิธีการเดิม)
- รอกการนำไปอัดแผ่น

3.3.2 การเตรียมยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน

3.3.2.1 อัตราส่วนโดยโมล ยูเรีย:เมลามีน:ฟอร์มาลดีไฮด์ = 2 : 1 : 6.4

ละลาย ยูเรีย	60	กรัม
เมลามีน	59.99	กรัม
ฟอร์มาลดีไฮด์ 40 % w/v	240.02	มิลลิลิตร

- คนให้สารละลายเข้ากันด้วยดี
- วัดอุณหภูมิ , ความหนืด และ pH
- เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1 N ปรับ pH จนมีค่าอยู่ระหว่าง 8.5-9.0
- วัดอุณหภูมิ และความหนืด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- เติสารละลายลงในหม้อปฏิริยาขนาด 1000 มิลลิลิตร
- ทำการรีฟลักซ์นาน 1 ชั่วโมง
- ระหว่างรีฟลักซ์ วัดอุณหภูมิของสารละลายในหม้อปฏิริยาทุกๆ 15 นาที
- 15 นาทีผ่านไป อุณหภูมิของสารละลาย = 65 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคน	= 67	องศาเซลเซียส
--------------------------	------	--------------
- 30 นาทีผ่านไป

อุณหภูมิของสารละลาย	= 60	องศาเซลเซียส
อุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคน	= 61	องศาเซลเซียส
- 45 นาทีผ่านไป

อุณหภูมิของสารละลาย	= 58	องศาเซลเซียส
อุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคน	= 58	องศาเซลเซียส
- 50 นาทีผ่านไป

อุณหภูมิของสารละลาย	= 51	องศาเซลเซียส
อุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคน	= 51	องศาเซลเซียส
- เมื่อครบ 1 ชั่วโมง เติสารละลายออกจากหม้อปฏิริยาใส่ในบีกเกอร์
- วัดอุณหภูมิ, ความหนืด และ pH
- ปรับ pH ของสารละลายให้เป็นกรด ให้ pH อยู่ในช่วง 4.5-5.0
- วัดความหนืด และ pH
- ปฏิริยาช่วงนี้จะเร็วมาก ต้องรีบปรับให้สารละลายเป็นเบสอีกครั้ง
- ให้ pH อยู่ในช่วง 8.5-9.0 (หากปรับ pH เป็นเบสไม่ทัน สารละลายจะแข็งรวมตัวกัน เป็นลักษณะคล้ายเส้นสายไหมสีขาว)
- วัดอุณหภูมิ และความหนืด
- นำไปแช่น้ำแข็ง เพื่อหยุดปฏิริยา และรอการนำไปอัดแผ่น

3.3.3 การเตรียมยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

3.3.3.1 อัตราส่วนโดยโมล ยูเรีย : ฟอร์มัลดีไฮด์ = 1 : 1.6

ละลาย ยูเรีย	60	กรัม
ฟอร์มัลดีไฮด์ 40 % w/v	120	มิลลิลิตร

- คนให้ยูเรียละลายจนหมด
- วัดอุณหภูมิ, ความหนืด และ pH
- เติสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1 N ปรับ pH จนมีค่าอยู่ระหว่าง 8.5-9.0
- วัดอุณหภูมิ และความหนืด
- เติสารละลายลงในหม้อปฏิริยาขนาด 1000 มิลลิลิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ทำการรีฟลักซ์นาน 1 ชั่วโมง
 - ระหว่างรีฟลักซ์ วัดอุณหภูมิของสารละลายในหม้อปฏิริยาทุกๆ 15 นาที โดยควบคุมให้อุณหภูมิของสารละลายเท่ากับ 80-90 องศาเซลเซียส
 - เมื่อครบ 1 ชั่วโมง เทสารละลายออกจากหม้อปฏิริยาใส่ในบีกเกอร์
 - วัดอุณหภูมิ , ความหนืด และ pH
 - ปรับ pH ของสารละลายให้เป็นกรด ให้ pH อยู่ในช่วง 4.5-5.0
 - วัดความหนืด และ pH
 - นำกลับ ไปรีฟลักซ์อีกครั้ง ประมาณ 20 นาที ให้สารละลายขุ่นขาว และความหนืดเพิ่มขึ้น
 - ครบ 20 นาทีแล้ว ให้นำสารละลายออกมาวัดอุณหภูมิ , ความหนืด และ pH
 - ปรับ pH ให้เป็นเบส อยู่ในช่วง 8.5-9.0
- เพื่อหยุดปฏิริยา และรอการนำไปอัดแผ่น

3.3.3.2 อัตราส่วนโดยโมล ยูเรีย : ฟอรั่มลดีไฮด์ = 1 : 2.1

ละลาย ยูเรีย	152.38	กรัม
ฟอรั่มลดีไฮด์ 40 % w/v	400	มิลลิลิตร

ขั้นตอนการสังเคราะห์เหมือนการสังเคราะห์ ยูเรียฟอรั่มลดีไฮด์

อัตราส่วนโดยโมล ยูเรีย : ฟอรั่มลดีไฮด์ = 1 : 1.6 ทุกขั้นตอน

3.3.4 การอัดแผ่นขึ้นไม้อัดแบบ 3 ชั้น

การอัดแผ่นขึ้นไม้อัด แบบ 3 ชั้น คือการใช้หญ้าสลาบลวงชั้นละเอียด โรยเป็นผิวหน้า 2 ด้าน ของแผ่นขึ้นไม้อัด ส่วนไม้กลางจะใช้หญ้าสลาบลวงชั้นหยาบ เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่สมดุลกัน มีผิวแข็งและแน่นขึ้น

3.3.4.1 การอัดแผ่นขึ้นไม้อัดโดยใช้หญ้าสลาบลวงกับยูเรียเมลามีนฟอรั่มลดีไฮด์

อัตราส่วนโดยโมล ยูเรีย : เมลามีน : ฟอรั่มลดีไฮด์ = 2 : 1 : 6.4

ใช้ใช้อัตราส่วนน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าชั้นละเอียดต่อน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าชั้น

หยาบ 16/13 %

ปริมาณสารที่ใช้ต่อการอัดแผ่นขึ้นไม้อัด 1 แผ่น

ผิวหน้า (หญ้าชั้นละเอียด)			ไม้กลาง (หญ้าชั้นหยาบ)		
หญ้า	473	กรัม	หญ้า	485	กรัม
สารยึดติด	173	กรัม	สารยึดติด	144	กรัม
พาราฟินอิมัลชัน	13	กรัม	พาราฟินอิมัลชัน	13	กรัม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เราจะแยกหญาจีนละเอียคต่อหญาจีนหยาบออกจากกัน

ทำการพันสารยัดติดใส่หญาจีนละเอียคทั้งหมดในครั้งเดียว แล้วค่อยพันสารยัดติดใส่หญาจีนหยาบทั้งหมดอีกครั้ง (ถ้าจะอัดแผ่นมากกว่า 1 แผ่น ให้คูณอัตราส่วนตามจำนวนแผ่นที่เพิ่มขึ้น)

การพันสารยัดติด

- ใส่หญาจีนละเอียคทั้งหมดลงในวงล้อกระจายเชื้อ
- ผสมสารยัดติดกับพาราฟินอิมัลชัน คนให้เข้ากัน เทผ่านกระชอนเพื่อกรอง ลงในถ้วยของปืนฉีดพันสารยัดติด
- พันสารยัดติดเข้าไปในช่องของวงล้อกระจายเชื้อ ขณะเดียวกันก็หมุนวงล้อกระจายเชื้อในอัตราเร็วที่เหมาะสม ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป เพื่อให้หญาจีนผสมกับสารยัดติดได้เข้ากันทั้งหมด
- เมื่อพันจนสารยัดติดหมด นำหญาจีนออกจากวงล้อกระจายเชื้อ ใส่กระบะไว้
- ใส่หญาจีนหยาบทั้งหมดลงในวงล้อกระจายเชื้อ
- ทำขั้นตอนเหมือนกับการพันสารยัดติดใส่หญาจีนละเอียค


การโรยแผ่น

นำหนักหญาที่ใช้ต่อ 1 แผ่น

หญาจีนละเอียค (โรยด้านหน้า 1 ด้าน)	280	กรัม
หญาจีนหยาบ (โรยเป็นไส้กลาง)	548	กรัม

- นำพลทมาวาง ทำความสะอาดผิวหน้าของเพลท
- นำแผ่นฟอยล์มาวางทับ ทำความสะอาดผิวหน้าของฟอยล์
- นำกล่องช่วยในการโรยวางทับบนฟอยล์
- โรยหญาจีนละเอียค (280 กรัม) ให้กระจายตัวทั่ว และสม่ำเสมอจนหมด
- โรยหญาจีนหยาบ (548 กรัม) ให้ทั่วและกระจายตัวสม่ำเสมอจนหมด
- โรยหญาจีนละเอียค (280 กรัม) ให้กระจายตัวทั่ว และสม่ำเสมอจนหมด
- วางแผ่นไม้ทับบนผิวหน้า กดให้หญาจีนยุบตัว ยกกล่องช่วยโรยออก
- นำฟอยล์มาวางบนผิวหน้า
- นำพลทมาวางทับฟอยล์ นำแท่งเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร 2 อัน มาวางไว้ระหว่างเพลท 2 ด้าน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



- นำเข้าเครื่องอัดรีด ตั้งเวลาอัดไว้ 15 นาที
- เมื่อครบเวลา นำออกจากเครื่อง ลอกแผ่นฟอยล์ออกทั้ง 2 ด้าน
- ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วัน จึงจะนำไปตัดขอบได้ รอการตัด และการทดสอบ

3.3.4.2 การอัดแผ่นขึ้นไม้อัดโดยใช้หญ้าสลาบลวกกับยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์

อัตราส่วนโดยโมล ยูเรีย : เมลามีน : ฟอร์มัลดีไฮด์ = 2 : 1 : 6.4

ใช้อัตราส่วนน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าขึ้นละเอียดค่อน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าขึ้น

หยาบ 13/10 %

ปริมาณสารที่ใช้ต่อการอัดแผ่นขึ้นไม้อัด 1 แผ่น

	ผิวหน้า (หญ้าขึ้นละเอียด)		ไส้กลาง (หญ้าขึ้นหยาบ)	
หญ้า	485	กรัม	หญ้า	498
สารยึดติด	144	กรัม	สารยึดติด	114
พาราฟินอิมัลชัน	13	กรัม	พาราฟินอิมัลชัน	13

หลังจากนี้ทำการพ่นสารยึดติด, ไรซ์แมนและอัดแผ่น เหมือนในข้อ 3.3.4.1 ทุกขั้นตอน

3.3.4.3 การอัดแผ่นขึ้นไม้อัดโดยใช้หญ้าสลาบลวกกับยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

อัตราส่วนโดยโมล ยูเรีย : ฟอร์มัลดีไฮด์ = 1 : 2.1

ใช้อัตราส่วนน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าขึ้นละเอียดค่อน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าขึ้น

หยาบ 16/13 %

ปริมาณสารที่ใช้ในการอัดแผ่นขึ้นไม้อัด 1 แผ่น ขั้นตอนการพ่นสารยึดติด และการอัดแผ่น เหมือนข้อ 3.3.4.1 ทุกขั้นตอน เพียงแต่เปลี่ยนสารยึดติดจากยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เป็นยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

อัตราส่วน ยูเรีย : ฟอร์มัลดีไฮด์ = 1:2.1

3.3.4.4 การอัดแผ่นขึ้นไม้อัดโดยใช้หญ้าสลาบลวกกับยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

อัตราส่วนโดยโมล ยูเรีย : ฟอร์มัลดีไฮด์ = 1 : 2.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใช้อัตราส่วนน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าจีนละเอียดค่อน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าจีน

หยาบ 13/10 %

ขั้นตอนการพ่นสารยึดติด และการอัดแผ่น เหมือนข้อ 3.3.4.1 ทุกขั้นตอน เพียงแต่เปลี่ยนสารยึดติดจากยูเรียแกลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ อัตราส่วน ยูเรีย : ฟอร์มาลดีไฮด์ = 1:2.1 และเปลี่ยนปริมาณสารที่ใช้ในการอัดแผ่นจีนไม้อัด 1 แผ่น เหมือนข้อ 3.3.4.2

3.3.4.5 การอัดแผ่นจีนไม้อัดโดยใช้จีนไม้ยูคาลิปตัสกับยูเรียแกลามีนฟอร์มาลดีไฮด์

อัตราส่วนโดยโมล ยูเรีย : แกลามีน : ฟอร์มาลดีไฮด์ = 1 : 2.1

ใช้อัตราส่วนน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าจีนละเอียดค่อน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าจีน

หยาบ 10 %

ปริมาณสารที่ใช้ต่อการอัดแผ่นจีนไม้อัด 1 แผ่น

จีน ไม้ยูคาลิปตัส	889	กรัม
สารยึดติด	187.7	กรัม
พาราฟีนอิมัลชัน	23.3	กรัม

ขั้นตอนการพ่นสารยึดติด การ โรยแผ่นและการอัดแผ่น เหมือนข้อ 3.3.4.1 ทุกขั้นตอน

3.3.4.6 การอัดแผ่นจีน ไม้อัดโดยใช้จีน ไม้ยูคาลิปตัสกับยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์

อัตราส่วนโดยโมล ยูเรีย : ฟอร์มาลดีไฮด์ = 1 : 2.1

ใช้อัตราส่วนน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าจีนละเอียดค่อน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าจีน

หยาบ 10 %

ขั้นตอนการพ่นสารยึดติด การ โรยแผ่นและการอัดแผ่น เหมือนข้อ 3.3.4.1 ทุกขั้นตอน เพียงแต่เปลี่ยนสารยึดติดจากยูเรียแกลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ อัตราส่วน ยูเรีย : ฟอร์มาลดีไฮด์ = 1:2.1 และเปลี่ยนปริมาณสารที่ใช้ในการอัดแผ่นจีน ไม้อัด 1 แผ่นเหมือนข้อ

3.3.4.5

3.3.4.7 การอัดแผ่นจีน ไม้อัดโดยใช้ไม้ยูคาลิปตัสกับยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์

อัตราส่วนโดยโมล ยูเรีย : ฟอร์มาลดีไฮด์ = 1 : 1.6

ใช้อัตราส่วนน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าจีนละเอียดค่อน้ำหนักสารยึดติดของหญ้าจีน

หยาบ 10 %

ขั้นตอนการพ่นสารยึดติดการ โรยแผ่น และการอัดแผ่น เหมือนข้อ 3.3.4.1 ทุกขั้นตอน เพียงแต่เปลี่ยนสารยึดติดจากยูเรียแกลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ อัตราส่วน ยูเรีย : ฟอร์มาลดีไฮด์ = 1: 1.6 และเปลี่ยนปริมาณสารที่ใช้ในการอัดแผ่นจีน ไม้อัด 1 แผ่นเหมือนข้อ

3.3.4.5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.4.8 การตัดแผ่นเพื่อการนำไปทดสอบ

นำแผ่นขึ้นไม้อัดทั้งหมดมาตัดขอบออก ให้มีขนาด 32x32 เซนติเมตร

นำไม้แต่ละแผ่นมาตัดแบ่งให้มีขนาด

กว้างxยาวxหนา = 10x21x0.9 เซนติเมตร 2 แผ่น

กว้างxยาวxหนา = 10x10x0.9 เซนติเมตร 4 แผ่น

กว้างxยาวxหนา = 5x5x0.9 เซนติเมตร 4 แผ่น

3.3.4.9 การทดสอบทางกายภาพของขึ้นตัวอย่าง

การทดสอบ

* การปรับภาวะขึ้นทดสอบ

ให้นำขึ้นทดสอบที่เตรียมไว้ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ ความต้านแรงคัด มอดูลัสยืดหยุ่น ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ความยึดแน่นของผิวหน้า และความยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียว ไปปรับภาวะที่อุณหภูมิ 20 ± 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 65 ± 5 จนน้ำหนักคงที่ คือน้ำหนักของขึ้นทดสอบที่ชั่ง 2 ครั้งห่างกัน 24 ชั่วโมง ต่างกันไม่เกินร้อยละ 0.1 แล้วทำการทดสอบทันทีที่พ้นจากการปรับสภาวะ ส่วนขึ้นทดสอบที่ใช้ทดสอบความหนาแน่น ความชื้น และการดูดซึมน้ำ ไม่ต้องปรับภาวะ

* ขนาด

ความกว้างและความยาว

ใช้สายวัดโลหะที่วัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร วัดที่จุดลึกเข้าไปจากขอบของแผ่นขึ้นไม้อัดประมาณ 100 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2

- ความหนา

ใช้ไมโครมิเตอร์ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตร ซึ่งมีส่วนของแป้นวัดเรียบและขนานกัน และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ± 1 มิลลิเมตร (พื้นที่สัมผัสประมาณ 200 ตารางมิลลิเมตร) ให้วัดที่บริเวณกึ่งกลางของขอบประมาณ 25 - 200 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2

ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม

ใช้สายวัดตามข้อ 9.2.1 วัดหาความแตกต่างของเส้นทแยงมุม


ความตรงของขอบ

จึงเส้นด้ายให้ตึงระหว่างมุมที่ขอบเดียวกัน ของแผ่นขึ้นไม้อัดแล้ววัดระยะที่คลาดเคลื่อนจากแนวเส้นด้ายมากที่สุดของขอบทั้ง 4 ด้าน

รูปที่ 2 ตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของแผ่นขึ้นไม้อัด

(ข้อ 9.2.1 และข้อ 9.2.2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2 ตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัด(ข้อ 9.2.1 และ 9.2.2)

* ความหนาแน่น

เครื่องมือ

- เครื่องชั่ง ที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
- ไมโครมิเตอร์ ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

วิธีทดสอบ

- ชั่งชิ้นทดสอบให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.1 กรัม
- วัดความกว้างและความยาวของชิ้นทดสอบขนานกับขอบให้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร ตาม

รูปที่ 3 แล้วหาค่าเฉลี่ย

- วัดความหนา 4 ตำแหน่ง ตามรูปที่ 3 แล้วหาค่าเฉลี่ย

วิธีคำนวณ

หาค่าความหนาแน่นจากสูตร


$$\frac{\text{ความหนาแน่น}}{\text{กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}} = \frac{\text{มวล (กรัม)} \times 10^6}{\text{ปริมาตร (ลูกบาศก์มิลลิเมตร)}}$$

การรายงานผล

รายงานค่าความหนาแน่นของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นและค่าเฉลี่ย

รูปที่ 3 ตำแหน่งที่วัดความกว้างความยาวและความหนาของชิ้นทดสอบ

(ข้อ 9.3.2.2 ข้อ 9.3.2.3 และ ข้อ 9.6.2.1)



รูปที่ 3 ตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของชั้นทดสอบ

(ข้อ 9.3.2.2, 9.3.2.3 และ 9.3.2.4)

* ความชื้น

เครื่องมือ

- เครื่องชั่งที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม
- เตาอบ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 103 ± 2 องศาเซลเซียส
- เเดซิเตอร์

วิธีทดสอบ

- ชั่งชั้นทดสอบที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 9.3 แล้ว ให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.01 เป็นน้ำหนักก่อนอบ
- อบชั้นทดสอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 103 ± 2 องศาเซลเซียส จนมีน้ำหนักคงที่
- ชั่งชั้นทดสอบเป็นน้ำหนักอบแห้ง

วิธีคำนวณ

หาค่าความชื้นจากสูตร

$$\text{ความชื้นร้อยละ} = \frac{\text{น้ำหนักก่อนอบ(กรัม)} - \text{น้ำหนักอบแห้ง(กรัม)}}{\text{น้ำหนักอบแห้ง (กรัม)}} \times 100$$

การรายงานผล

รายงานค่าความชื้นของชั้นทดสอบแต่ละชั้นและค่าเฉลี่ย

* การดูดัชนีน้ำ

เครื่องมือ

- เครื่องชั่งที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม

วิธีทดสอบ

- ชั่งน้ำหนักของน้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.1 กรัมเป็นน้ำหนักก่อนแช่น้ำ
- แช่น้ำทดสอบในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง โดยตั้งน้ำหนักทดสอบให้ได้เท่ากับระดับน้ำ ให้ขอบบนอยู่ได้ระดับผิวน้ำประมาณ 25 มิลลิเมตร และแต่ละชั้นต้องไม่ติดกัน
- เมื่อแช่น้ำทดสอบครบ 2 ชั่วโมงแล้ว รินน้ำขึ้นทดสอบขึ้นมาจับน้ำที่ผิวออกให้หมด แล้วชั่งทันทีเป็นน้ำหนักหลังแช่น้ำ 2 ชั่วโมง ต่อกจากนั้นนำขึ้นทดสอบไปแช่น้ำอีก 22 ชั่วโมง แล้วนำขึ้นมาชั่งตามวิธีเดิม น้ำหนักที่ชั่งได้ในครั้งนี้ เป็นน้ำหนักหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมง

วิธีคำนวณ

หาค่าการดูดัชนีน้ำที่ 2 ชั่วโมง และที่ 24 ชั่วโมง จากสูตร

$$\text{การดูดัชนีน้ำ(ร้อยละ)} = \frac{\text{น้ำหนักหลังแช่น้ำ (กรัม)} - \text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ(กรัม)} \times 100}{\text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ(กรัม)}}$$

การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยการดูดัชนีน้ำ

* การพองตัวเมื่อแช่น้ำ

เครื่องมือ

- ไมโครมิเตอร์ ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตร

วิธีทดสอบ

- ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่วัดความหนาตามรูปที่ 3 วัดความหนาของชั้นทดสอบ 4 ตำแหน่ง แล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นความหนาก่อนแช่น้ำ
- แช่น้ำทดสอบในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง โดยตั้งน้ำหนักทดสอบให้ได้เท่ากับระดับผิวน้ำ ให้ขอบบนอยู่ได้ระดับผิวน้ำประมาณ 25 มิลลิเมตร แต่ละชั้นต้องห่างจากกัน และต้องห่างผนังและต้องห่างผนังและกันภาชนะที่ใส่ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
- เมื่อแช่น้ำทดสอบครบ 1 ชั่วโมงแล้ว รินน้ำขึ้นทดสอบขึ้นมาจับน้ำที่ผิวออกให้หมดด้วยผ้าหมาด แล้วปล่อยไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยวางให้ขอบด้านใดด้านหนึ่งอยู่บนแผ่นวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ำ เช่น พลาสติก กระจก
- เมื่อปล่อยขึ้นทดสอบไว้ครบ 2 ชั่วโมงแล้ว นำขึ้นทดสอบขึ้นมาวัดความหนาตามตำแหน่งเดิม แล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นความหนาหลังแช่น้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีคำนวณ

หาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำจากสูตร

$$\text{การพองตัวเมื่อแช่น้ำ} = \frac{\text{ความหนาหลังแช่น้ำ(มม)} - \text{ความหนาก่อนแช่น้ำ(มม)} \times 100}{\text{ความหนาก่อนแช่น้ำ(มม)}} \quad (\text{ร้อยละ})$$

- การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยการพองตัวเมื่อแช่น้ำเป็นร้อยละ


* ความต้านทานแรงคัดและมอดูลัสยืดหยุ่น

เครื่องมือ

- เครื่องกด ซึ่งวัดแรงกดได้ละเอียดถึง 5 นิวตัน หรือ ร้อยละ 5 ของแรงกดสูงสุดที่ชิ้นทดสอบรับได้ หัวกดต้องมีปลายส่วนที่ใช้กดเป็นรูปครึ่งวงกลม มีรัศมี 10 ถึง 13 มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของชิ้นทดสอบ
- แท่นรองรับ ต้องมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปวงกลม หรือรูปครึ่งวงกลม มีรัศมี 10-13 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของชิ้นทดสอบ
- มาตรการอ่าน ซึ่งอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร

วิธีทดสอบ

- วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นรองรับซึ่งมีระยะห่าง 16 เท่าของความหนาของชิ้นทดสอบ(ตัวเลขที่ได้ให้ปัดเป็นเลขจำนวนเต็มของ 10 มิลลิเมตรที่ใกล้เคียง) ตามรูปที่ 4 ให้ปลายชิ้นทดสอบยื่นออกไปจากจุดที่รองรับประมาณข้างละ 25 มิลลิเมตรเท่าๆกัน
- ให้แรงกดลงบนจุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ โดยมีอัตราการเพิ่มแรงกดอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มกดจนกระทั่งชิ้นทดสอบหักต้องไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 120 วินาที
- เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างแรงกดกับการแอ่นตัว ดังรูปที่ 5



รูปที่ 4 การทดสอบความต้านทานแรงคัดและมอดูลัสยืดหยุ่น(ข้อ 9.7.2.1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีคำนวณ

- ความต้านทานแรงค้ำ

หาค่าความต้านทานแรงค้ำจากสูตร

$$f = \frac{3 w l}{2 b d^2}$$


- เมื่อ f คือ ความต้านแรงค้ำ เป็นเมกะพาสคัล
 w คือ แรงกดสูงสุดที่ชั้นทดสอบรับได้ เป็นนิวตัน
 l คือ ระยะห่างของแท่นรองรับ เป็นมิลลิเมตร
 b คือ ความกว้างของชั้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร
 d คือ ความหนาเฉลี่ยของชั้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร

- มอดูลัสยืดหยุ่น

หาค่ามอดูลัสยืดหยุ่นจากสูตร

$$E = \frac{13 \Delta w}{4 b d^3 \Delta s}$$

- เมื่อ E คือ มอดูลัสยืดหยุ่น เป็นเมกะพาสคัล
 l คือ ระยะห่างของแท่นรองรับ เป็นมิลลิเมตร
 Δw คือ แรงกดที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรง ตามรูปที่ 5 เป็นนิวตัน
 b คือ ความกว้างของชั้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร
 d คือ ความหนาเฉลี่ยของชั้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร
 Δs คือ ระยะแอนตัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรงตามรูปที่ 5 เป็นมิลลิเมตร



รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดกับการเอนตัว
(ข้อ 9.7.2.3 และข้อ 9.7.3.2)

การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยของความต้านทานแรงดึงและมอดูลัสยืดหยุ่น

* ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

เครื่องมือ

- เครื่องดึง ซึ่งสามารถ ให้แรงดึงเพื่อแยกชิ้นทดสอบออกในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 120 วินาที
- แผ่นดึงซึ่งทำด้วยไม้หรือโลหะที่เหมาะสม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนาตามความเหมาะสม

วิธีทดสอบ

- ติดผิวหน้าทั้งสองของชิ้นทดสอบกับแผ่นดึง โดยใช้กาวสังเคราะห์ที่มีแรงยึดมากกว่าแรงยึดในตัวชิ้นทดสอบ
- นำชิ้นทดสอบที่เตรียม ได้แล้วนี้ ไปเข้าเครื่องดึง ดึงให้ชิ้นทดสอบแยกออกจากกัน ซึ่งปกติจะแยกในชั้น ไม้ อัตราการเพิ่มแรงดึงต้องเป็น ไปอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มดึง จนกระทั่งชิ้นทดสอบแยกออกจากกันต้องไม่น้อยกว่า 30 วินาทีและไม่มากกว่า 120 วินาที

วิธีคำนวณ

หาความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าจากสูตร

$$\text{ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า} = \frac{\text{แรงดึงสูงสุด (นิวตัน)}}{\text{ความกว้าง(มม.) x ความยาว (มม.)}}$$

การรายงานผล**รายงานค่าเฉลี่ยของความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4


ผลการวิจัยและวิจารณ์

ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นซีเมนต์ไม้อัด

4.1 ความหนาแน่น

จากรูปกราฟแสดงความหนาแน่นและตารางแสดงความหนาแน่น ตารางที่ 1-8 (ภาคผนวก ข) พบว่าแผ่นซีเมนต์ไม้อัดที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน จะมีความหนาแน่นมากกว่าแผ่นซีเมนต์ไม้อัดที่ใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน แม้ว่าจะเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ และการเตรียมแผ่นไม้ต่างชนิดกัน ตัวอย่างเช่นแผ่นหญ้าสาบหลวงที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน มีความหนาแน่นสูงกว่าแผ่นหญ้าสาบหลวงที่ใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน และแผ่นไม้ยูคาลิปตัสที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน มีความหนาแน่นสูงกว่า แผ่นไม้ยูคาลิปตัสที่ใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน เช่นกัน นอกจากนี้พบว่าแผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน ที่มีอัตราส่วนระหว่างยูเรีย : ฟอร์มาลดีไฮด์ที่ต่างกันนั้น มีความหนาแน่นต่างกัน โดยถ้าอัตราส่วนของปริมาณของฟอร์มาลดีไฮด์ที่สูงกว่า ทำให้แผ่นไม้มีความหนาแน่นสูงกว่า ตัวอย่างเช่น แผ่นไม้ยูคาลิปตัสที่ใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน สูตร 1 : 2.1 จะมีความหนาแน่นสูงกว่า แผ่นที่ใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน สูตร 1 : 1.6

ผลดังกล่าวเนื่องมาจากเมลามีนนั้น มีหมู่ฟังก์ชันที่สามารถจะเกิดปฏิกิริยาเชื่อมโยง (crosslink) ได้มากกว่ายูเรีย จึงได้พอลิเมอร์ร่างแหที่มีโครงสร้างแข็งแรงกว่า และยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน สูตรที่มีฟอร์มาลดีไฮด์ในปริมาณที่มากกว่านั้น ทำให้ปฏิกิริยาระหว่างยูเรียและฟอร์มาลดีไฮด์ เกิดได้มากกว่า และสมบูรณ์กว่า



รูปที่ 6

4.2 ค่าแรงคิงตั้งฉาก

จากกราฟรูป 7 และตารางที่ 9-16 (ภาคผนวก ข) แสดงให้เห็นถึงสมบัติค่าแรงคิงตั้งฉากของแผ่นฉนวนใยแก้วที่มีวัตถุคืบ ชนิดของสารยึดติด และปริมาณสารยึดติดที่ใช้ต่างกัน จะพบว่า

- เมื่อเปรียบเทียบแผ่นไม้ที่ใช้สารยึดติดเหมือนกัน คือ ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นต่างกัน แผ่นไม้ที่ใช้ปริมาณสารยึดติดต่ำกว่า จะมีค่าแรงคิงตั้งฉากสูงกว่า ดังจะเห็นในกราฟรูป 4.3

* (4.3 a กับ 4.3 c) แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด เหมือนกัน แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นมากกว่า (4.3 c) จะมีค่าแรงคิงตั้งฉากต่ำกว่า

* (4.3 b กับ 4.3 d) แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด เหมือนกัน แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นมากกว่า (4.3 d) จะมีค่าแรงคิงตั้งฉากต่ำกว่า

- เมื่อเปรียบเทียบแผ่นไม้ที่ใช้สารยึดติดต่างกัน ระหว่าง ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ กับ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นเท่ากัน แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ จะมีค่าแรงคิงตั้งฉากสูงกว่า ดังจะเห็นในกราฟรูป 4.3


* (4.3 c กับ 4.3 d หรือ 4.3 a กับ 4.3 b) แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด จะมีค่าแรงคิงตั้งฉากสูงกว่า แผ่นไม้ที่ใช้ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด

- เมื่อเปรียบเทียบแผ่นไม้ที่ใช้สารยึดติดเหมือนกัน แต่ใช้ชั้นไม้ต่างกัน คือ ชั้นหญ้าสลาบลวดกับชั้น ไม้ยูคาลิปตัส

* (4.3 c กับ 4.3 e) แผ่นไม้ที่ใช้ชั้น ไม้ยูคาลิปตัส จะมีค่าแรงคิงตั้งฉากสูงกว่า แผ่นไม้ที่ใช้ชั้นหญ้าสลาบลวดมาก

- แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์กับยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด โดยใช้ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นเท่ากัน ใช้ชั้นหญ้าสลาบลวดเหมือนกัน (ต่างกันที่มีหรือไม่มีเมลามีน) แผ่นที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด จะมีค่าแรงคิงตั้งฉากสูงกว่า

- แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์กับยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด โดยใช้ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นเท่ากัน ใช้ชั้น ไม้ยูคาลิปตัสเหมือนกัน (ต่างกันที่มีหรือไม่มีเมลามีน) แผ่นที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด จะมีค่าแรงคิงตั้งฉากสูงกว่า



4.3 ค่าความต้านทานแรงดัด

จากกราฟรูป 8 และตารางที่ 17-24 (ภาคผนวก ข) แสดงให้เห็นถึงสมบัติค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นไม้ไม้อัดซึ่งมีวัสดุคิบ ชนิดของสารยึดติด และปริมาณสารยึดติดที่ใช้ต่าง ๆ กัน จะพบว่า

- เมื่อเปรียบเทียบแผ่น ไม้ที่ใช้สารยึดติดเหมือนกัน คือ ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นต่างกัน แผ่น ไม้ที่ใช้ปริมาณสารยึดติดต่ำกว่า จะมีค่าความต้านทานแรงดัดต่ำกว่า ดังจะเห็นในกราฟรูป 4.5

* (4.5 a กับ 4.5c) แผ่น ไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด เหมือนกัน แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นมากกว่า (4.5 c) จะมีค่าความต้านทานแรงดัดมากกว่า

* (4.5 b กับ 4.5 d) แผ่น ไม้ที่ใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด เหมือนกัน แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นมากกว่า (4.3 d) จะมีค่าความต้านทานแรงดัดมากกว่า

- เมื่อเปรียบเทียบแผ่น ไม้ที่ใช้สารยึดติดต่างกัน ระหว่าง ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ กับ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นเท่ากัน แผ่น ไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ จะมีค่าความต้านทานแรงดัดมากกว่า ดังจะเห็นในกราฟรูป 4.5


* (4.5 c กับ 4.5 d หรือ 4.5 a กับ 4.5 b) แผ่น ไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด จะมีค่าความต้านทานแรงดัดมากกว่า แผ่น ไม้ที่ใช้ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด

- เมื่อเปรียบเทียบแผ่น ไม้ที่ใช้สารยึดติดเหมือนกัน แต่ใช้ชั้น ไม้ต่างกัน คือ ชั้นหน้าสลาบลวง กับชั้น ไม้ยูคาลิปตัส

* (4.5 c กับ 4.5 e) แผ่น ไม้ที่ใช้ชั้น ไม้ยูคาลิปตัส จะมีค่าความต้านทานแรงดัดมากกว่า แผ่น ไม้ที่ใช้ชั้นหน้าสลาบลวง

- แผ่น ไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์กับยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด โดยใช้ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นเท่ากัน ใช้ชั้นหน้าสลาบลวงเหมือนกัน (ต่างกันที่มีหรือไม่มีเมลามีน) แผ่นที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด จะมีค่าความต้านทานแรงดัดมากกว่า ดังจะเห็นจากกราฟรูป 4.5 c กับ 4.5 d

- แผ่น ไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์กับยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด โดยใช้ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นเท่ากัน ใช้ชั้น ไม้ยูคาลิปตัสเหมือนกัน (ต่างกันที่มีหรือไม่มีเมลามีน) แผ่นที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด จะมีค่าความต้านทานแรงดัดมากกว่า ดังจะเห็นจากกราฟรูป 4.5 c กับ 4.5 d



4.4 ค่าการพองตัว

จากกราฟรูป 9 และตารางที่ 25-32 (ภาคผนวก ข) แสดงให้เห็นถึงสมบัติค่าการพองตัวของแผ่นขึ้นไม้อัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ชนิดของสารยึดติด และปริมาณสารยึดติดที่ใช้ต่าง ๆ กัน

- เมื่อเปรียบเทียบแผ่นไม้ที่ใช้สารยึดติดเหมือนกัน คือ ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นต่างกัน แผ่นไม้ที่ใช้ปริมาณสารยึดติดต่ำกว่า จะมีค่าการพองตัวสูงกว่า ดังจะเห็นในกราฟรูป 4.4

* (4.4 a กับ 4.4c) แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด เหมือนกัน แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นมากกว่า (4.4 c) จะมีค่าการพองตัวต่ำกว่า

* (4.4 b กับ 4.4 d) แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด เหมือนกัน แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นมากกว่า (4.4 d) จะมีค่าการพองตัวต่ำกว่า

- เมื่อเปรียบเทียบแผ่นไม้ที่ใช้สารยึดติดต่างกัน ระหว่าง ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ กับ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นเท่ากัน แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ จะมีค่าการพองตัวต่ำกว่า ดังจะเห็นในกราฟรูป 4.4

* (4.4 c กับ 4.4 d หรือ 4.4 a กับ 4.4 b) แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด จะมีค่าการพองตัวต่ำกว่า แผ่นไม้ที่ใช้ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด

- เมื่อเปรียบเทียบแผ่นไม้ที่ใช้สารยึดติดเหมือนกัน แต่ใช้ชั้นไม้ต่างกัน คือ ชั้นหน้าสลาบลวง กับชั้น ไม้ยูคาลิปตัส


* (4.4 c กับ 4.4 e) แผ่นไม้ที่ใช้ชั้น ไม้ยูคาลิปตัส จะมีค่าการพองตัวต่ำกว่า แผ่นไม้ที่ใช้ชั้น หน้าสลาบลวง

- แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์กับยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด โดยใช้ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นเท่ากัน ใช้ชั้นหน้าสลาบลวงเหมือนกัน (ต่างกันที่มีหรือไม่มีเมลามีน) แผ่นที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด จะมีค่าการพองตัวต่ำกว่าดังจะเห็นจากกราฟรูป 4.4 c กับ 4.4 d

- แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์กับยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด โดยใช้ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นเท่ากัน ใช้ชั้นไม้ยูคาลิปตัสเหมือนกัน (ต่างกันที่มีหรือไม่มีเมลามีน)

แผ่นที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด จะมีค่าการพองตัวต่ำกว่า

ดังจะเห็นจากกราฟรูป 4.4 e กับ 4.4 f



4.5 ค่าการดูดซึมน้ำ

จากกราฟรูป 10 และตารางที่ 33-40 (ภาคผนวก ข) แสดงให้เห็นถึงสมบัติการดูดซึมน้ำของแผ่นขึ้นไม้อัดซึ่งมีวัตถุดิบ ชนิดของสารยึดติด และปริมาณสารยึดติดที่ใช้ต่าง ๆ กัน จะพบว่า

- เมื่อเปรียบเทียบแผ่นไม้ที่ใช้สารยึดติดเหมือนกัน คือ ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นต่างกัน แผ่นไม้ที่ใช้ปริมาณสารยึดติดมากกว่า จะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำกว่า ดังจะเห็นในกราฟรูป 4.2

* (4.2 a กับ 4.2c) แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด เหมือนกัน แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นมากกว่า (4.2 c) จะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำกว่า

* (4.2 b กับ 4.2 d) แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด เหมือนกัน แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นมากกว่า (4.2 d) จะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำกว่า


- เมื่อเปรียบเทียบแผ่นไม้ที่ใช้สารยึดติดต่างกัน ระหว่าง ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ กับ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ แต่ปริมาณสารยึดติดที่ใช้ในการอัดแผ่นเท่ากัน แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ จะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำกว่า ดังจะเห็นในกราฟรูป 4.2

* (4.2 c กับ 4.2 d หรือ 4.2 a กับ 4.2 b) แผ่นไม้ที่ใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด จะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำกว่า แผ่นไม้ที่ใช้ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด

- เมื่อเปรียบเทียบแผ่นไม้ที่ใช้สารยึดติดเหมือนกัน แต่ใช้ชั้นไม้ต่างกัน คือ ชั้นหน้าสลาบลวง กับชั้นไม้อูคาลิปตัส

* (4.2 c กับ 4.2 e) แผ่นไม้ที่ใช้ชั้นไม้อูคาลิปตัส จะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำกว่า แผ่นไม้ที่ใช้ชั้นหน้าสลาบลวงมาก

series 1 - ชั้นทดสอบที่แช่ไว้ 2 ชั่วโมง
 series 2 - ชั้นทดสอบที่แช่ไว้ 24 ชั่วโมง



รูปที่ 10

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาโดยทดสอบสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของแผ่นซีเอ็นไม้อัดพบว่า

1. การลดค่าการดูดซึมน้ำ ของหญ้าสลาบลวงให้ต่ำลง โดยใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติดแทน ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ จะสามารถลดค่าการดูดซึมน้ำให้ต่ำลงได้
2. การลดค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำ ของหญ้าสลาบลวงให้ต่ำลง โดยใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติดแทน ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ จะสามารถลดค่าการพองตัวได้
3. ค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากผิวหน้า ของหญ้าสลาบลวง เมื่อใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติดแทน ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ จะมีค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากสูงขึ้น
4. ค่าความต้านทานแรงคด ของหญ้าสลาบลวง ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติดแทน ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ จะมีค่าความต้านทานแรงคดสูงกว่า
5. เมื่อมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของแผ่นซีเอ็นไม้อัดที่ได้จากหญ้าสลาบลวง กับแผ่นซีเอ็นไม้อัดจากไม้ยูคาลิปตัส พบว่า แผ่นซีเอ็นไม้อัดที่ได้จากไม้ยูคาลิปตัส จะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีกว่า แผ่นซีเอ็นไม้อัดที่ได้จากหญ้าสลาบลวง
6. ปริมาณกาวที่ใช้เป็นสารยึดติดที่ต่างกัน จะมีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นซีเอ็นไม้อัด กล่าวคือ ถ้าปริมาณกาวที่ใช้เป็นสารยึดติดมาก ค่าการดูดซึมน้ำจะลดลง , ค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำจะลดลง และค่าความต้านทานแรงคดจะสูงขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้น แต่ค่าความแข็งแรงตั้งฉากกับผิวหน้าจะลดต่ำลง เมื่อมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ของแผ่นซีเอ็นไม้อัดที่ขายตามท้องตลาด กับ แผ่นซีเอ็นไม้อัดที่ได้จากหญ้าสลาบลวง และแผ่นซีเอ็นไม้อัดที่ได้จากไม้ยูคาลิปตัส พบว่า
 - ความหนาแน่นของแผ่นซีเอ็นไม้อัดที่ได้ อยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - ค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า อยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อให้แผ่นซีเอ็นไม้อัดที่ได้จากหญ้าสลาบลวงมีคุณสมบัติดีขึ้น ควรจะใช้ซีเอ็นไม้อื่น เช่น ยูคาลิปตัส ผสมลงไปด้วย
2. การสังเคราะห์เรซิน ยังไม่สามารถหาวิธีการหุขุปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดได้ ซึ่งจะมีผลทำให้เรซินที่ได้ ยังมีความหนืดที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก วิธีคำนวณปริมาณสารที่ใช้ในการสังเคราะห์เรซิน
- ภาคผนวก ข ตารางแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
- ภาคผนวก ค มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นใยไม้อัดชนิด
ความหนาแน่นปานกลาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก

วิธีคำนวณหาปริมาณสารที่ใช้ในการสังเคราะห์เรซิน

1. อัตราส่วนยูเรีย : ฟอรั่มลดีไฮด์ = 1 : 1.6

$$\text{ยูเรีย 60 กรัม} = 60/60.06 = 0.999 \text{ โมล}$$

$$(\text{มวลโมเลกุลของยูเรีย} = 60.06)$$

$$\text{ดังนั้นต้องใช้ฟอรั่มลดีไฮด์} = 0.999 \times 1.6 = 1.598 \text{ โมล}$$

ฟอรั่มลดีไฮด์ 40 % w/v หมายความว่า ในฟอรั่มลดีไฮด์ 100 มิลลิลิตร

มีสารฟอรั่มลดีไฮด์ 40 กรัม คิดเป็น $40/30.03 = 1.332$

$$(\text{มวลโมเลกุลของฟอรั่มลดีไฮด์} = 30.03)$$

ฟอรั่มลดีไฮด์ 1.332 โมล	จากฟอรั่มลดีไฮด์	100	มิลลิลิตร
-------------------------	------------------	-----	-----------

ฟอรั่มลดีไฮด์ 1.6 โมล	จากฟอรั่มลดีไฮด์	(100×1.6)	มิลลิลิตร
-----------------------	------------------	--------------------	-----------

$$\frac{1.332}{1.332}$$

$$= 120.12 \text{ มิลลิลิตร}$$

หากต้องการปริมาณเรซินที่เพิ่มขึ้น ก็คูณเพิ่มอัตราส่วน

2. อัตราส่วนยูเรีย : ฟอรั่มลดีไฮด์ = 1 : 2.1

$$\text{ยูเรีย 60 กรัม} = 60/60.06 = 0.999 \text{ โมล}$$

$$(\text{มวลโมเลกุลของยูเรีย} = 60.06)$$

$$\text{ดังนั้นต้องใช้ฟอรั่มลดีไฮด์} = 0.999 \times 2.1 = 2.098 \text{ โมล}$$

ฟอรั่มลดีไฮด์ 40 % w/v หมายความว่า ในฟอรั่มลดีไฮด์ 100 มิลลิลิตร

มีสารฟอรั่มลดีไฮด์ 40 กรัม คิดเป็น $40/30.03 = 1.332$

$$(\text{มวลโมเลกุลของฟอรั่มลดีไฮด์} = 30.03)$$

ฟอรั่มลดีไฮด์ 1.332 โมล	จากฟอรั่มลดีไฮด์	100	มิลลิลิตร
-------------------------	------------------	-----	-----------

ฟอรั่มลดีไฮด์ 2.1 โมล	จากฟอรั่มลดีไฮด์	(100×2.1)	มิลลิลิตร
-----------------------	------------------	--------------------	-----------

$$\frac{1.332}{1.332}$$

$$= 157.66 \text{ มิลลิลิตร}$$

หากต้องการปริมาณเรซินที่เพิ่มขึ้น ก็คูณเพิ่มอัตราส่วน

3. อัตราส่วนยูเรีย : เมลามีน : ฟอรั่มลดีไฮด์ = 2 : 1 : 6.4

$$\text{ยูเรีย 60 กรัม} = 60/60.06 = 0.999 \text{ โมล}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(มวลโมเลกุลของซูรีช = 60.06)

$$\text{ดังนั้นต้องใช้ฟอร์มาลดีไฮด์} = \frac{0.999 \times 6.4}{2} = 3.197 \text{ โมล}$$

ฟอร์มาลดีไฮด์ 40 % w/v หมายความว่า ในฟอร์มาลดีไฮด์ 100 มิลลิลิตร

มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ 40 กรัม คิดเป็น 40/30.08 = 1.332

(มวลโมเลกุลของฟอร์มาลดีไฮด์ = 30.03)

ฟอร์มาลดีไฮด์ 1.332 โมล	จากฟอร์มาลดีไฮด์	100 มิลลิลิตร
ฟอร์มาลดีไฮด์ 3.197 โมล	จากฟอร์มาลดีไฮด์	(100x3.197) มิลลิลิตร
		1.332
		= 240.02 มิลลิเมตร

$$\begin{aligned} \text{ต้องใช้เมลามีน} &= \frac{0.999 \times 1}{2} \text{ โมล} \quad (\text{มวลโมเลกุลของเมลามีน} = 120.12) \\ &= 0.4995 \text{ โมล} \\ &= 0.4995 \times 120.12 \text{ กรัม} \\ &= 59.99 \text{ กรัม} \end{aligned}$$

หากต้องการปริมาณเรซินที่เพิ่มขึ้น ก็คูณเพิ่มอัตราส่วน

4. วิธีวัดความหนืด

นำมาวัดความหนืดด้วยเครื่องบรูคฟิลด์ (Brookfield viscometer) โดยเลือกใช้แกนหมุน และความเร็วรอบที่เหมาะสมกับความหนืดของเรซิน อ่านค่าที่ได้จากหน้าปัทม์ คำนวณความหนืดของเรซินที่ได้ ตัวอย่างการคำนวณ หัว LV 2 ความเร็วรอบ 30 rpm แฟคเตอร์ 10 ค่าที่อ่านได้ คือ 5

$$\text{Brookfield viscometer} = 5 \times 10 = 50 \text{ cps}$$

ภาคผนวก ข

ตารางที่ 1 แสดงค่าความหนาแน่นและปริมาณความชื้น

(Density and moisture content)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นซีเมนต์อัดหุ้มเสาเสาหลอดวงใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ 13/10%

ตัวอย่าง		1	2	3
น้ำหนักก้อนอบ (กรัม)		20.29	18.39	22.08
ความกว้าง (มม.)		50.33	50.31	50.34
ความยาว (มม.)		50.38	50.34	50.36
ความหนา (มม.)	1	9.91	10.08	9.79
	2	9.98	10.01	9.78
	3	9.94	9.99	9.89
	4	9.96	9.86	9.95
ค่าเฉลี่ย		9.96	9.98	9.85

น้ำหนักหลังอบ (กรัม)		18.76	16.91	20.32
ความหนาแน่น (กก./ม ³)		803.41	727.58	884.23
ความชื้น (%)		7.54	8.04	7.90

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2 แสดงค่าความหนาแน่นและปริมาณความชื้น
(Density and moisture content)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นซีเมนต์อัดหุ้มเสาตอมบ์หลอดใยแก้วเสริมโพรพอร์มัลดีไฮด์ 1:2.1(16/13%)

ตัวอย่าง		1	2	3
น้ำหนักก้อนอบ (กรัม)		18.18	18.72	19.75
ความกว้าง (มม.)		50.50	50.49	50.54
ความยาว (มม.)		50.50	50.51	50.60
ความหนา (มม.)	1	9.43	9.89	9.45
	2	9.56	9.65	9.46
	3	9.62	9.65	9.44
	4	9.51	9.88	9.48
ค่าเฉลี่ย		9.53	9.77	9.46

น้ำหนักหลังอบ (กรัม)		17.10	17.53	16.73
ความหนาแน่น (กก./ม ³)		748.03	767.99	732.99
ความชื้น (%)		5.94	5.50	6.06

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3 แสดงค่าความหนาแน่นและปริมาณความชื้น
(Density and moisture content)

ชนิดหินงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นหินไม้อัดหญาตลาบหลวงไชยเรียวฟอร์มล็คไซด์ 13/10%

ตัวอย่าง		1	2	3
น้ำหนักก้อนอบ (กรัม)		24.27	18.72	19.75
ความกว้าง (มม.)		50.54	50.49	50.54
ความยาว (มม.)		50.56	50.51	50.60
ความหนา (มม.)	1	10.08	9.89	9.45
	2	9.99	9.65	9.46
	3	10.06	9.65	9.44
	4	10.03	9.88	9.48
ค่าเฉลี่ย		10.04	9.77	9.46

น้ำหนักหลังอบ (กรัม)	22.73	17.51	18.88
ความหนาแน่น (กก./ม ³)	946.01	751.33	816.38
ความชื้น (%)	6.91	6.46	4.40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4 แสดงค่าความหนาแน่นและปริมาณความชื้น
(Density and moisture content)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นซีเมนต์อัดยูกาลิปต์สไฟยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์

ตัวอย่าง		1	2	3
น้ำหนักก่อนอบ (กรัม)		18.18	18.09	17.42
ความกว้าง (มม.)		50.38	50.34	50.26
ความยาว (มม.)		50.46	50.37	50.34
ความหนา (มม.)	1	9.69	9.58	9.48
	2	9.48	9.54	9.41
	3	9.63	9.53	9.41
	4	9.73	9.57	9.43
ค่าเฉลี่ย		9.64	9.55	9.44

น้ำหนักหลังอบ (กรัม)		16.87	16.76	16.11
ความหนาแน่น (กก./ม ³)		741.84	747.05	729.36
ความชื้น (%)		7.20	7.35	7.52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5 แสดงค่าความหนาแน่นและปริมาณความชื้น
(Density and moisture content)

ชนิดหินงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นหินไม้อัดยุกาลิปตัสใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (1:2.1)

ตัวอย่าง		1	2	3
น้ำหนักก้อนอบ (กรัม)		16.18	17.04	17.74
ความกว้าง (มม.)		50.54	50.54	50.52
ความยาว (มม.)		50.54	50.60	50.52
ความหนา (มม.)	1	9.59	9.57	9.53
	2	9.49	9.55	9.58
	3	9.46	9.51	9.48
	4	9.54	9.62	9.47
ค่าเฉลี่ย		9.52	9.56	9.52
น้ำหนักหลังอบ (กรัม)		15.08	15.92	16.63
ความหนาแน่น (กก./ม ³)		665.38	696.99	730.11
ความชื้น (%)		6.80	6.57	6.26

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 6 แสดงค่าความหนาแน่นและปริมาณความชื้น

(Density and moisture content)

ชนิดหินงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นหินไม้อัดยคาลิปต์สไฟยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 1:1.6

ตัวอย่าง		1	2	3
น้ำหนักก้อนอบ (กรัม)		15.09	17.29	17.25
ความกว้าง (มม.)		50.34	50.36	50.34
ความยาว (มม.)		503.50	50.39	50.38
ความหนา (มม.)	1	9.82	9.85	9.77
	2	9.67	9.83	9.81
	3	9.75	9.81	9.83
	4	9.87	9.87	9.78
ค่าเฉลี่ย		9.78	9.84	9.80
น้ำหนักหลังอบ (กรัม)		13.93	16.02	15.96
ความหนาแน่น (กก./ม ³)		608.75	692.97	694.05
ความชื้น (%)		7.69	7.35	7.48

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 7 แสดงค่าความหนาแน่นและปริมาณความชื้น

(Density and moisture content)

ชนิดหินงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นหินไม้อัดในอุตสาหกรรม

ตัวอย่าง		1	2	3
น้ำหนักก้อนอบ (กรัม)		16.06	16.28	17.28
ความกว้าง (มม.)		50.14	50.27	50.24
ความยาว (มม.)		50.31	50.22	50.29
ความหนา (มม.)	1	9.09	9.17	9.10
	2	9.07	9.17	9.11
	3	9.06	9.14	9.11
	4	9.09	9.15	9.10
ค่าเฉลี่ย		9.08	9.16	9.11

น้ำหนักหลังอบ (กรัม)	15.10	15.29	16.28
ความหนาแน่น (กก./ม ³)	701.17	704.00	750.75
ความชื้น (%)	5.98	6.08	5.59

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 8 แสดงค่าความหนาแน่นและปริมาณความชื้น

(Density and moisture content)

ชนิดหินงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นหินไม้อัดหญ้าสลาบลวงใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์ 16/13%

ตัวอย่าง		1	2	3
น้ำหนักก้อนอบ (กรัม)		19.96	17.78	20.38
ความกว้าง (มม.)		50.38	50.33	50.30
ความยาว (มม.)		50.42	50.34	50.35
ความหนา (มม.)	1	9.74	9.67	9.85
	2	9.74	9.67	9.83
	3	9.82	9.71	9.67
	4	9.79	9.73	9.70
ค่าเฉลี่ย		9.77	9.69	9.76

น้ำหนักหลังอบ (กรัม)		18.35	16.32	18.75
ความหนาแน่น (กก./ม ³)		804.28	724.22	824.49
ความชื้น (%)		8.07	8.21	8.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 9 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากผิวหน้า
(Tensile strength perpendicular to the plane of the board)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นจีนไม้อัดคุณภาพดีใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 1:1.6

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
1/1	50.34	50.35	9.96	17.03	115.00
1/2	50.35	50.37	9.94	17.95	120.00
1/3	50.32	50.45	9.95	13.57	55.00
ค่าเฉลี่ย	50.34	50.39	9.95	16.18	117.50

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
674.56	0.0454
712.04	0.0473
537.44	0.0217
641.06	0.0463

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
2/1	50.44	50.49	9.63	20.03	160.00
2/2	50.22	50.35	9.67	16.06	118.00
2/3	50.36	50.39	9.61	18.32	125.00
ค่าเฉลี่ย	50.34	50.41	9.64	18.14	134.33

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
816.72	0.0628
656.81	0.0467
751.23	0.0493
741.53	0.0529

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
3/1	50.34	50.36	9.83	18.30	92.00
3/2	50.38	50.39	9.97	16.30	78.00
3/3	50.34	50.39	9.81	18.51	112.00
ค่าเฉลี่ย	50.35	50.38	9.87	17.70	94.00

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
734.34	0.0363
644.01	0.0307
743.84	0.0442
706.97	0.0371

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 10 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากผิวหน้า

(Tensile strength perpendicular to the plane of the board)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นชั้นไม้อัดท่อน้ำสลาบลวงใยเรซินเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน (16/13%)

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
1/1	50.32	50.42	9.98	19.31	7.00
1/2	50.39	50.46	9.85	21.21	10.00
1/3	50.27	50.36	9.82	18.78	8.00
ค่าเฉลี่ย	50.33	50.41	9.88	19.77	8.33

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
762.62	0.0028
846.86	0.0039
735.42	0.0032
788.69	0.0033

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
2/1	50.30	50.33	9.74.00	16.47	10.00
2/2	50.21	50.33	9.71	17.34	7.00
2/3	50.29	50.33	9.68	19.30	8.00
ค่าเฉลี่ย	50.27	50.33	9.71	17.70	8.33

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
668.21	0.0040
706.38	0.0028
787.72	0.0032
720.47	0.0033

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
3/1	50.30	50.34	9.69	21.01	8.00
3/2	50.34	50.39	9.88	19.62	8.00
3/3	50.34	50.34	9.67	20.94	7.00
ค่าเฉลี่ย	50.33	50.36	9.74	20.52	7.67

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
856.29	0.0032
782.86	0.0032
854.52	0.0028
831.20	0.0030

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 11 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากผิวหน้า

(Tensile strength perpendicular to the plane of board)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นชิ้นไม้อัดทฤษฎาสลาบลวงใยยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน (13/10%)

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
1/1	50.32	50.45	9.69	18.71	8.00
1/2	50.30	50.36	9.84	20.03	12.00
1/3	50.29	50.33	9.98	20.07	10.00
ค่าเฉลี่ย	50.30	50.28	9.83	19.67	10.00

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
760.59	0.0032
803.59	0.0047
802.44	0.0040
789.63	0.0040

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
2/1	50.32	50.34	9.09	17.78	9.00
2/2	50.29	50.32	9.79	17.39	8.00
2/3	50.35	50.36	9.93	19.32	7.00
ค่าเฉลี่ย	50.32	50.34	9.90	18.16	8.00

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
702.61	0.0036
701.93	0.0032
767.31	0.0028
724.15	0.0032

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
3/1	50.33	50.33	9.49	21.85	15.00
3/2	50.34	50.35	9.94	22.71	12.00
3/3	50.33	50.41	9.99	51.7421.24	10.00
ค่าเฉลี่ย	50.33	50.36	9.96	21.93	12.33

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
867.78	0.0059
901.76	0.0047
838.00	0.0039
868.69	0.0049

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 12 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากผิวหน้า

(Tensile strength perpendicular to the plane of board)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นซีเมนต์อัดยูกาลิปตัสใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (10%)

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
1/1	50.25	50.34	9.63	16.31	60.00
1/2	50.24	50.28	9.57	16.41	75.00
1/3	50.26	50.27	9.58	17.59	100.00
ค่าเฉลี่ย	50.25	50.30	9.60	16.77	78.33

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
669.54	0.0237
678.82	0.0297
726.72	0.0396
691.13	0.0310

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
2/1	50.39	50.41	9.73	17.35	80.00
2/2	50.33	50.46	9.84	16.80	57.00
2/3	50.26	50.28	9.61	17.28	67.00
ค่าเฉลี่ย	50.32	50.38	9.73	17.14	68.00

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
701.98	0.0315
672.26	0.0224
711.54	0.0265
694.86	0.0268

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
3/1	50.34	50.42	9.59	17.60	75.00
3/2	50.31	50.37	9.50	17.84	58.00
3/3	50.26	50.34	9.67	17.55	60.00
ค่าเฉลี่ย	50.30	50.38	9.59	17.66	64.33

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
723.07	0.0295
741.32	0.0229
717.32	0.0237
726.68	0.0254

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 13 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากผิวหน้า
(Tensile strength perpendicular to the plane of board)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นซีเมนต์อัดหนา 50 มม. ใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 1:2.1 (13/10%)

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
1/1	50.54	50.60	9.87	21.21	4.00
1/2	50.54	50.59	9.89	19.69	5.00
1/3	50.52	50.57	10.04	22.98	4.00
ค่าเฉลี่ย	50.53	50.59	9.93	21.29	4.33

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
840.31	0.0016
778.66	0.0020
895.90	0.0016
838.71	0.0017

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
2/1	50.54	50.55	9.55	20.07	8.00
2/2	50.52	50.57	9.52	20.05	7.00
2/3	50.50	50.61	9.61	19.63	9.00
ค่าเฉลี่ย	50.52	50.58	9.56	19.92	8.00

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
822.60	0.0031
824.37	0.0027
799.23	0.0035
815.43	0.0031

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
3/1	50.55	50.55	9.25	20.39	10.00
3/2	50.55	50.55	9.51	19.78	8.00
3/3	50.55	50.55	9.45	20.68	8.00
ค่าเฉลี่ย	50.55	50.55	9.50	20.28	8.67

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
734.34	0.0039
644.01	0.0031
743.84	0.0031
706.97	0.0034

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 14 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากผิวหน้า
(Tensile strength perpendicular to the plane of board)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นซีเมนต์อัดหุ้มเสาตอมหลวงใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน 1:2.1(16/13%)

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
1/1	50.50	50.51	9.52	16.42	-
1/2	50.51	50.57	9.43	18.27	5.00
1/3	50.00	50.55	9.39	16.71	7.00
ค่าเฉลี่ย	50.67	50.54	9.45	17.13	6.00

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
676.19	-
758.50	0.0020
704.08	0.0028
707.85	0.0023

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
2/1	50.48	50.48	9.48	17.18	5.00
2/2	50.48	50.50	9.57	16.89	6.00
2/3	50.42	50.44	9.46	18.86	9.00
ค่าเฉลี่ย	50.44	50.47	9.50	17.64	6.67

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
711.17	0.0020
692.32	0.0024
783.92	0.0035
729.40	0.0026

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
3/1	50.52	50.53	9.37	20.36	10.00
3/2	50.53	50.53	9.46	18.04	6.00
3/3	50.50	50.50	9.46	20.84	8.00
ค่าเฉลี่ย	50.67	50.52	9.43	19.75	8.00

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
851.19	0.0039
746.87	0.0023
863.82	0.0031
818.17	0.0031

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 15 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากผิวหน้า
(Tensile strength perpendicular to the plane of board)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นซีเมนต์อัดคุณภาพดีใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 1:2.1

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
1/1	50.55	50.54	9.37	16.26	45.00
1/2	50.56	50.60	9.36	16.29	40.00
1/3	50.54	50.55	9.56	16.09	33.00
ค่าเฉลี่ย	50.53	56.33	9.43	16.39	39.33

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
705.00	0.0176
680.28	0.0156
658.78	0.0129
610.63	0.0138

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
2/1	50.55	50.55	9.43	17.17	75.00
2/2	50.56	50.58	9.43	17.20	75.00
2/3	50.56	50.58	9.58	16.45	37.00
ค่าเฉลี่ย	50.56	50.57	9.48	16.94	62.33

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
712.55	0.0294
713.23	0.0293
671.45	0.0145
634.73	0.0244

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
3/1	50.61	50.64	9.59	17.77	70.00
3/2	50.61	50.61	9.75	17.31	75.00
3/3	50.54	50.57	9.56	16.79	95.00
ค่าเฉลี่ย	50.59	60.67	9.63	17.29	80.00

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
723.00	0.0273
693.14	0.0293
687.17	0.0372
584.97	0.0261

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 16 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากผิวหน้า
(Tensile strength perpendicular to the plane of board)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นซีเมนต์อัดในอุตสาหกรรม

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
1/1	50.20	50.28	9.06	16.73	160.00
1/2	50.26	50.28	9.08	16.79	118.00
1/3	50.31	50.35	9.08	16.25	157.00
ค่าเฉลี่ย	50.26	50.33	9.07	16.59	145.00

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
731.59	0.0634
731.72	0.0467
706.50	0.0620
723.09	0.0573

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
2/1	50.20	50.23	9.20	16.94	145.00
2/2	50.20	50.20	9.17	16.73	175.00
2/3	50.22	50.21	9.19	16.75	167.00
ค่าเฉลี่ย	50.21	50.21	9.19	16.81	162.33

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
730.00	0.0575
723.97	0.0694
722.82	0.0662
725.56	0.0644

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงดึงสูงสุด (กิโลกรัม)
3/1	50.16	50.13	9.12	17.44	158.00
3/2	50.20	50.21	9.11	17.53	128.00
3/3	50.24	50.19	9.13	17.36	120.00
ค่าเฉลี่ย	50.20	50.18	9.12	17.44	135.33

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	ความต้านแรงดึง (MPa)
760.50	0.0628
763.43	0.0508
752.57	0.0476
759.19	0.0537

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 17 แสดงค่าความต้านทานแรงค้ำและมอดุลัสยืดหยุ่น

(Modulus of rupture & modulus of elastic)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นหินไม้อัดหญาสลาบลวงใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 16/13%

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงค้ำ (กิโลกรัม)	ความต้านแรงค้ำ (MPa)
1/1	100.11	210.00	9.62	171.86	53.00	1.3208
1/2	100.09	210.00	9.71	170.32	62.70	1.5483
2/1	100.09	210.02	9.56	167.13	56.50	1.4171
2/2	100.09	210.00	9.62	158.22	53.70	1.3385
3/1	100.11	210.00	9.60	167.30	60.10	1.5008
3/2	100.01	210.00	9.63	156.64	51.90	1.2933
ค่าเฉลี่ย	100.08	210.00	9.62	165.25	56.32	1.4039

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 18 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงและมอดุลัสยืดหยุ่น
(Modulus of rupture & modulus of elastic)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นซีเมนต์อัดหุ้มเสาหลอดวงใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 13/10%

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงกด (กิโลกรัม)	ความต้านแรงดึง (MPa)
1/1	100.04	210.00	9.86	165.87	52.70	1.2822
1/2	100.07	210.00	9.65	169.87	56.20	1.3967
2/1	100.07	210.00	9.76	152.91	50.10	1.2311
2/2	99.97	210.00	9.68	159.10	54.20	1.3442
3/1	100.04	210.00	9.82	187.79	60.40	1.4756
3/2	99.98	210.00	9.87	182.73	41.10	0.9996
ค่าเฉลี่ย	100.03	210.00	9.77	169.71	52.45	1.2880

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 19 แสดงค่าความต้านทานแรงค้ำและมอดุลัสยืดหยุ่น

(Modulus of rupture & modulus of elastic)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นหินไม้อัดหญาสลาบหลวงใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 1:2.1 (16/13%)

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงกด (กิโลกรัม)	ความต้านแรงค้ำ (MPa)
1/1	100.84	210.00	9.53	150.92	40.30	1.0064
1/2	10.92	210.00	9.45	160.68	39.60	9.2098
2/1	99.24	210.00	9.53	146.69	34.20	0.8679
2/2	99.34	210.00	9.40	153.01	39.60	1.0178
3/1	99.87	210.00	9.44	140.46	27.30	0.6950
3/2	99.84	210.00	9.42	161.13	43.60	1.1126
ค่าเฉลี่ย	100.01	210.00	9.46	152.15	37.43	0.9495

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 20 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงและมอดุลัสยืดหยุ่น

(Modulus of rupture & modulus of elastic)

ชนิดหินงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นหินไม้อัดหญ้าสลาบลวงใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน 1:2.1(13/10%)

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงกด (กิโลกรัม)	ความต้านแรงดึง (MPa)
1/1	99.41	210.00	10.20	182.23	36.30	0.8592
1/2	99.44	210.00	10.00	191.20	33.10	0.7989
2/1	99.90	210.00	9.81	155.33	40.30	0.9869
2/2	99.80	210.00	9.54	165.46	43.20	1.0890
3/1	99.80	210.00	9.73	149.59	37.90	0.9367
3/2	99.83	210.00	9.43	157.13	38.30	0.9764
ค่าเฉลี่ย	99.70	210.00	9.79	166.82	38.18	0.9388

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 21 แสดงค่าความต้านทานแรงค้ำและมอดูลัสยืดหยุ่น
(Modulus of rupture & modulus of elastic)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นซีเมนต์อัดหยาบยาลิปตัสใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงกด (กิโลกรัม)	ความต้านแรงค้ำ (MPa)
1/1	100.10	210.00	9.43	137.21	90.20	2.2934
1/2	100.02	210.00	9.41	150.55	111.50	2.8432
2/1	99.96	210.00	9.49	148.02	113.90	2.8817
2/2	100.11	210.00	9.44	153.22	110.50	2.8062
3/1	100.14	210.00	9.36	148.76	105.90	2.7116
3/2	100.14	210.00	9.52	139.07	105.40	2.6534
ค่าเฉลี่ย	100.08	210.00	9.44	149.60	106.23	2.6986

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 22 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงและมอดุลัสยืดหยุ่น

(Modulus of rupture & modulus of elastic)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นหินไม้อัดคุณภาพดีใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 1:2.1 (13/10%)

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงกด (กิโลกรัม)	ความต้านแรงดึง (MPa)
1/1	99.40	210.00	9.60	143.04	118.80	2.9879
1/2	99.34	210.00	9.28	144.50	105.50	2.7466
2/1	99.30	210.00	9.46	133.16	64.70	1.6530
2/2	99.37	210.00	9.34	139.35	85.30	2.2058
3/1	99.35	210.00	9.48	130.15	74.90	1.9086
3/2	99.35	210.00	9.47	136.56	84.90	2.1657
ค่าเฉลี่ย	99.35	210.00	9.44	137.79	89.02	2.2780

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 23 แสดงค่าความต้านทานแรงค้ำและมอดุลัสยืดหยุ่น
(Modulus of rupture & modulus of elastic)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นหินไม้อัดคุณภาพดีใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 1:1.6

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงกด (กิโลกรัม)	ความต้านแรงค้ำ (MPa)
1/1	100.04	210.00	9.76	189.27	170.20	4.1836
1/2	100.03	210.00	9.70	180.40	182.90	4.5240
2/1	99.90	210.00	9.67	151.34	104.10	2.5862
2/2	100.04	210.00	9.50	160.43	112.70	2.8460
3/1	100.14	210.00	9.58	146.97	113.60	2.8420
3/2	100.09	210.00	9.66	133.96	75.30	1.8691
ค่าเฉลี่ย	100.04	20.00	9.65	160.40	126.47	3.1441

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 24 แสดงค่าความต้านทานแรงดึงและมอดุลัสยืดหยุ่น

(Modulus of rupture & modulus of elasticity)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นซีเมนต์อัดในอุตสาหกรรม

ตัวอย่าง	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	แรงกด (กิโลกรัม)	ความต้านแรงดึง (MPa)
1/1	100.08	210.00	9.20	140.69	60.50	1.5770
1/2	100.00	210.00	9.15	135.90	47.00	1.2328
2/1	100.02	210.00	9.12	144.67	55.70	1.4655
2/2	100.12	210.00	9.14	143.16	55.10	1.4451
3/1	100.05	210.00	9.21	134.38	38.90	1.0132
3/2	100.00	210.00	9.21	142.73	64.50	1.6808
ค่าเฉลี่ย	100.05	210.00	9.17	151.31	53.62	1.4027

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 25 แสดงค่าการพองตัวของเนื้อขนมปัง (Swelling in water)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นขนมปังอัดรูปด้วยไซยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (1:1.6)

ตัวอย่าง	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	76.66	75.74	68.13	70.76	75.86	68.33
ความกว้าง (มม.)	100.06	100.06	10.11	100.19	100.10	100.04
ความยาว (มม.)	100.09	100.09	100.14	100.14	100.10	100.09

ความหนาหน้าก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	9.85	9.84	9.51	9.64	9.75	9.76
	2	9.88	9.80	9.49	9.55	9.74	9.63
	3	9.84	9.76	9.60	9.57	9.63	9.60
	4	9.87	9.76	9.63	9.72	9.61	9.66
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.86	9.79	9.56	9.62	9.68	9.66

ความหนาหลังแช่น้ำ 1 ชม. แล้วปล่อยให้ทิ้งไว้ 1 ชม. (มม.)	1	10.07	10.05	9.63	9.78	9.74	9.95
	2	9.97	9.92	9.84	9.84	9.89	9.84
	3	10.00	9.88	9.83	9.65	9.88	9.70
	4	10.12	9.91	9.65	9.67	9.71	9.84
ค่าเฉลี่ย (มม.)		10.04	9.94	9.74	9.74	9.81	9.83

การพองตัว (%)	1.83	1.53	1.88	1.23	1.32	1.73
ความหนาแน่น (กก./ม ³)	776.32	772.49	711.03	733.86	781.87	706.21

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 26 แสดงค่าการพองตัวของเนื้อไม้ (Swelling in water)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นชิ้นไม้อัดหน้ำสลาบหลวงไช้เรียมลามินฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (1:

ตัวอย่าง	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	78.39	82.49	77.02	8.27	80.10	77.45
ความกว้าง (มม.)	100.03	100.05	100.06	100.07	100.02	10.04
ความยาว (มม.)	100.06	100.05	100.10	100.11	100.06	100.04

ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	9.64	9.61	9.71	9.77	9.66	9.77
	2	9.77	9.78	9.84	9.67	9.68	9.91
	3	9.88	9.83	9.98	9.73	9.79	9.98
	4	9.78	9.61	9.70	9.75	9.81	9.85
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.77	9.70	9.80	9.73	9.74	9.88

ความหนา หลังแช่น้ำ 1 ชม. แล้วปล่อยให้ไว้ 1 ชม. (มม.)	1	10.17	9.84	10.25	9.96	10.00	10.03
	2	10.04	10.08	10.19	9.96	10.05	10.12
	3	10.03	10.05	9.88	9.86	10.04	10.23
	4	10.32	9.83	9.94	9.94	9.99	10.40
ค่าเฉลี่ย (มม.)		10.14	9.95	10.07	9.93	10.02	10.26

การพองตัว (%)	3.65	2.41	2.58	2.01	2.79	3.70
ความหนาแน่น (กก./ม ³)	801.80	848.86	784.02	848.01	822.15	783.44

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 27 แสดงค่าการพองตัวของเนื้อเยื่อ (Swelling in water)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นชิ้นไม้อัดยูคาลิปตัสใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน

ตัวอย่าง	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	66.84	67.90	70.20	65.51	72.38	65.08
ความกว้าง (มม.)	100.06	100.09	100.11	100.05	100.08	100.06
ความยาว (มม.)	100.09	100.09	100.15	100.11	100.09	100.09

ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	9.38	9.43	9.55	9.66	9.35	9.49
	2	9.45	9.53	9.58	9.58	9.37	9.54
	3	9.39	9.62	9.53	9.63	9.38	9.37
	4	9.40	9.45	9.51	9.73	9.39	9.37
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.40	9.50	9.54	9.65	9.37	9.44

ความหนา หลังแช่น้ำ 1 ชม. แล้วปล่อยให้แห้ง 1 ชม. (มม.)	1	9.53	9.61	9.67	9.65	9.47	9.48
	2	9.49	9.57	9.73	9.70	9.48	9.63
	3	9.48	9.54	9.57	9.84	9.41	9.54
	4	9.45	9.66	9.57	9.70	9.44	9.44
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.49	9.60	9.64	9.72	9.45	9.52

การพองตัว (%)	0.84	0.94	1.04	0.72	0.85	0.84
ความหนาแน่น (กก./ม ³)	709.62	712.85	733.71	677.78	770.91	688.16

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 28 แสดงค่าการพองตัวของเนื้อไม้ (Swelling in water)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นชิ้นไม้อัดหน้าสลาบลวงใยเรียวเฟอร์มัดดีไฮด์เรซิน (16/13%)

ตัวอย่าง	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	75.73	79.59	76.53	76.13	81.60	81.27
ความกว้าง (มม.)	100.00	100.05	100.00	100.00	100.00	100.06
ความยาว (มม.)	100.06	100.16	100.08	100.02	100.07	100.08

ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	9.72	9.72	9.60	9.67	9.68	9.60
	2	9.67	9.61	9.70	9.81	9.69	9.66
	3	9.67	9.54	9.71	9.70	9.62	9.78
	4	9.63	9.59	9.61	9.63	9.60	9.66
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.67	9.61	9.66	9.70	9.65	9.84

ความหนา หลังแช่น้ำ 1 ชม. แล้วปล่อยให้แห้งไว้ 1 ชม. (มม.)	1	9.88	9.66	9.72	10.03	9.86	9.79
	2	9.93	9.81	9.82	10.12	9.79	9.93
	3	9.76	9.87	9.88	9.91	9.92	9.86
	4	9.90	9.71	9.83	9.79	9.78	9.81
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.87	9.76	9.81	9.96	9.84	9.85

การพองตัว (%)	2.03	1.54	1.53	2.61	1.93	0.10
ความหนาแน่น (กก./ม ³)	782.43	826.03	792.01	784.46	845.18	824.76

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 29 แสดงค่าการพองตัวของเนื้อไม้แช่น้ำ (Swelling in water)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นชิ้นไม้อัดท่อน้ำยาละลายผงฟูเรียวฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน 1:2.1 (13/1)

ตัวอย่าง /	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	85.64	84.56	74.44	76.24	76.36	69.57
ความกว้าง (มม.)	99.35	99.42	99.90	99.90	99.86	99.87
ความยาว (มม.)	99.41	99.44	100.00	99.91	99.88	99.94

ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	10.06	9.97	9.77	9.54	9.64	9.71
	2	9.99	9.99	9.71	9.70	9.83	9.63
	3	10.16	10.18	9.57	9.61	9.58	9.47
	4	10.00	9.94	9.59	9.80	9.48	9.60
ค่าเฉลี่ย (มม.)		10.05	10.02	9.66	9.60	9.63	9.60

ความหนา หลังแช่น้ำ 1 ชม. แล้วปล่อยให้แห้งไว้ 1 ชม. (มม.)	1	10.71	10.78	10.23	10.16	9.86	9.82
	2	10.79	11.13	10.07	9.98	9.99	9.99
	3	11.00	10.89	9.95	9.99	9.97	10.19
	4	10.66	10.72	10.06	9.89	9.96	9.86
ค่าเฉลี่ย (มม.)		10.79	10.88	10.08	10.01	9.95	9.97

การพองตัว (%)	6.86	7.90	4.16	4.09	3.22	3.71
ความหนาแน่น (กก./ม ³)	862.80	853.62	771.37	795.68	795.00	726.07

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 30 แสดงค่าการพองตัวของเนื้อไม้ (Swelling in water)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นชิ้นไม้อัดท่อน้ำสลาบลวงใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 1:2.1 (16/1)

ตัวอย่าง	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	74.56	67.07	72.88	72.05	73.22	76.62
ความกว้าง (มม.)	99.80	99.83	99.28	99.23	99.81	99.90
ความยาว (มม.)	99.94	99.84	99.34	99.46	99.94	99.90

ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	9.48	9.39	9.32	9.51	9.56	9.70
	2	9.51	9.43	9.45	9.47	9.77	9.60
	3	9.57	9.43	9.42	9.54	9.61	9.43
	4	9.48	9.41	9.41	9.51	9.50	9.54
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.51	9.42	9.40	9.51	9.63	9.57

ความหนา หลังแช่น้ำ 1 ชม. แล้วปล่อยให้แห้ง 1 ชม. (มม.)	1	9.74	10.07	9.83	9.77	9.98	10.01
	2	9.93	9.90	9.72	9.84	10.07	9.79
	3	9.80	9.87	9.75	9.94	9.78	9.77
	4	9.71	9.95	9.80	9.87	9.78	9.93
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.80	9.94	9.78	9.85	9.90	9.87

การพองตัว (%)	2.95	5.23	3.89	3.15	2.72	3.04
ความหนาแน่น (กก./ม ³)	786.38	714.35	786.13	767.65	762.24	802.23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 31 แสดงค่าการพองตัวของเนื้อไม้ (Swelling in water)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นชิ้นไม้อัดยคาลิปตัสไซยูเรียเฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 1:2.1

ตัวอย่าง	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	61.25	59.12	66.41	62.11	61.00	67.05
ความกว้าง (มม.)	98.94	99.04	99.10	99.00	99.00	99.00
ความยาว (มม.)	99.44	99.40	99.40	9.40	99.45	99.44

ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	9.58	9.32	9.56	9.72	9.61	9.66
	2	9.45	9.38	9.55	9.56	9.68	9.59
	3	9.37	9.40	9.44	9.45	9.48	9.72
	4	9.51	9.36	9.42	9.64	9.58	9.82
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.48	9.37	9.49	9.59	9.59	9.70

ความหนา หลังแช่น้ำ 1 ชม. แล้วปล่อยให้แห้งไว้ 1 ชม. (มม.)	1	9.60	9.79	9.80	9.77	9.66	9.80
	2	9.61	9.65	9.76	10.04	9.80	9.98
	3	9.50	9.88	9.73	9.78	9.82	9.96
	4	9.72	9.72	9.72	9.66	9.79	9.84
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.61	9.76	9.75	9.81	9.77	9.89

การพองตัว (%)	1.35	3.99	2.67	2.24	1.84	1.92
ความหนาแน่น (กก./ม ³)	656.70	640.91	710.41	658.14	646.06	702.15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 32 แสดงค่าการพองตัวของเนื้อไม้ (Swelling in water)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ แผ่นจีนไม้ัดในอุตสาหกรรม

ตัวอย่าง	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	65.73	66.62	67.20	66.85	67.59	66.36
ความกว้าง (มม.)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.04	99.98
ความยาว (มม.)	100.04	100.00	100.30	100.02	99.95	100.10

ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	9.11	9.14	9.12	9.26	9.16	9.17
	2	9.12	9.12	9.15	9.09	9.12	9.17
	3	9.14	9.18	9.14	9.11	9.12	9.15
	4	9.15	9.14	9.12	9.13	9.16	9.16
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.13	9.15	9.13	9.15	9.14	9.16

ความหนา หลังแช่น้ำ 1 ชม. แล้วปล่อยให้แห้งไว้ 1 ชม. (มม.)	1	9.34	9.47	9.30	9.25	9.33	9.33
	2	9.39	9.30	9.64	9.98	9.97	9.35
	3	9.56	9.29	9.50	10.05	9.87	9.29
	4	9.47	9.38	9.28	9.25	9.33	9.27
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.44	9.36	9.43	9.63	9.63	9.31

การพองตัว (%)	3.28	2.24	3.18	4.98	5.09	1.61
ความหนาแน่น (กก./ม ³)	719.65	728.09	735.81	730.81	739.57	723.88

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 33 แสดงค่าการดูดซึมน้ำ (water absorption)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นหินไม้อัดหญาสลาบลวงใช้ยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (1:

ตัวอย่าง	1/3	1/4	2/3	2/4	3/3	3/4
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	84.27	85.20	81.13	76.74	82.64	77.07
ความกว้าง (มม.)	100.11	100.09	100.02	100.05	100.05	100.04
ความยาว (มม.)	100.19	100.10	100.09	100.05	100.10	100.08

ความหนาหน้าแช่น้ำ (มม.)	1	9.69	9.85	9.72	9.83	9.88	9.77
	2	9.69	10.04	9.76	9.81	9.82	9.76
	3	9.90	9.91	9.93	9.84	9.69	9.94
	4	9.89	9.65	9.89	9.71	9.87	9.83
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.79	9.86	9.83	9.79	9.82	9.83

ความหนาหลังแช่น้ำ 2 ชม. (มม.)	1	10.23	10.34	10.02	10.24	10.08	10.45
	2	10.31	10.52	10.12	10.09	10.58	10.48
	3	10.03	10.28	10.27	10.07	10.55	10.20
	4	9.91	9.99	10.13	10.21	10.18	10.37
ค่าเฉลี่ย (มม.)		10.12	10.28	10.14	10.15	10.35	10.38

ความหนาแน่น (กก./ม ³)		857.94	862.20	824.84	782.44	840.72	783.49
นน.หลังแช่ 2 ชม.		94.46	97.11	92.09	89.21	97.15	93.67
นน.หลังแช่ 24 ชม.		118.62	15.85	119.47	121.20	124.27	126.31
การดูดซึมน้ำ 2 ชม. (%)		12.09	14.02	13.51	16.25	17.51	21.54
การดูดซึมน้ำ 24 ชม. (%)		40.76	47.71	47.26	57.94	50.38	63.89
การพองตัว (%)		3.34	4.23	3.21	3.59	5.45	5.65

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 34 แสดงค่าการดูดซึมน้ำ (water absorption)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นหินไม้อัดยูคาลิปตัสใช้เรยเฟอรัมดีไฮด์เรซิน 1:1.6

ตัวอย่าง	1/3	1/4	2/3	2/4	3/3	3/4
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	78.71	81.94	63.89	71.64	79.94	80.28
ความกว้าง (มม.)	100.10	100.03	100.05	100.02	100.05	100.11
ความยาว (มม.)	100.10	100.17	100.07	100.10	100.10	100.15

ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	9.90	9.93	9.66	9.70	9.77	9.66
	2	9.96	10.03	9.77	9.60	9.87	9.75
	3	9.81	9.94	9.60	9.58	9.75	9.72
	4	9.79	9.82	9.53	9.57	9.71	9.67
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.87	9.93	9.64	9.61	9.78	9.69

ความหนา หลังแช่น้ำ 2 ชม. (มม.)	1	10.18	10.17	9.99	9.94	10.14	9.96
	2	1.25	10.51	10.28	9.89	10.22	10.04
	3	10.12	10.45	10.38	10.09	10.07	10.00
	4	10.05	10.09	9.79	10.02	10.03	9.90
ค่าเฉลี่ย (มม.)		10.15	10.31	10.11	9.99	10.12	9.98

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	795.77	823.53	661.96	744.58	816.16	826.33
นน. หลังแช่ 2 ชม.	84.19	88.15	75.51	78.47	86.23	85.11
นน. หลังแช่ 24 ชม.	109.24	109.35	97.07	101.94	105.59	102.14
การดูดซึมน้ำ 2 ชม. (%)	6.98	7.58	18.19	9.53	7.87	6.02
การดูดซึมน้ำ 24 ชม. (%)	38.81	33.45	51.93	42.29	32.09	27.23
การพองตัว (%)	2.84	3.83	4.88	3.95	3.48	2.99

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 35 แสดงค่าการดูดซึมน้ำ (water absorption)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นหินไม้อัดหนา 2 ซม. สลาบลวงใยเรียวเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน (1

ตัวอย่าง	1/3	1/4	2/3	2/4	3/3	3/4
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	75.63	79.83	74.80	73.04	74.32	78.62
ความกว้าง (มม.)	100.01	100.14	100.06	100.00	100.10	100.10
ความยาว (มม.)	100.09	100.18	100.13	100.01	100.10	100.18

ความหนาหน้าแช่น้ำ (มม.)	1	9.69	9.68	9.77	9.64	9.92	9.63
	2	9.70	9.65	9.64	9.68	9.69	9.56
	3	9.67	9.65	9.62	9.77	9.71	9.78
	4	9.68	9.66	9.83	9.80	9.84	9.79
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.69	9.66	9.72	9.72	9.79	9.69

ความหนาหลังแช่น้ำ 2 ชม. (มม.)	1	9.99	9.83	10.14	10.05	9.89	10.05
	2	9.95	9.85	10.07	10.21	10.16	10.19
	3	10.01	9.91	9.91	10.01	10.37	9.90
	4	9.91	9.88	9.92	10.12	10.11	9.88
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.97	9.87	10.01	10.09	10.11	10.01

ความหนาแน่น (กก./ม ³)		780.52	823.76	768.48	751.13	757.63	809.09
นน. หลังแช่ 2 ชม.		85.43	87.64	84.92	82.89	86.53	88.68
นน. หลังแช่ 24 ชม.		109.21	107.40	110.75	106.23	112.10	110.32
การดูดซึมน้ำ 2 ชม. (%)		12.96	9.78	13.53	13.49	16.43	12.80
การดูดซึมน้ำ 24 ชม. (%)		44.40	34.54	48.06	45.44	50.83	40.32
การพองตัว (%)		2.94	2.17	3.04	3.77	3.27	3.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 36 แสดงค่าการดูดซึมน้ำ (water absorption)

ชนิดหินงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นหินไม้อัดหินยาสถาบลวงใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 1:2.1(13/1

ตัวอย่าง	1/3	1/4	2/3	2/4	3/3	3/4
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	94.91	91.62	73.92	74.00	73.37	75.88
ความกว้าง (มม.)	99.16	99.25	99.90	99.87	99.90	99.85
ความยาว (มม.)	99.45	99.37	99.96	99.90	99.94	99.90

ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	10.00	10.14	9.75	9.54	9.58	9.42
	2	10.14	10.18	9.61	9.54	9.48	9.44
	3	10.13	10.06	9.53	9.46	9.64	9.50
	4	9.90	9.99	9.61	9.49	9.83	9.49
ค่าเฉลี่ย (มม.)		10.56	10.93	9.63	9.51	9.63	9.46

ความหนา หลังแช่น้ำ 2 ชม. (มม.)	1	11.11	11.15	10.71	10.36	11.00	10.40
	2	11.53	11.62	10.46	10.74	10.82	11.00
	3	11.35	11.23	10.32	10.70	10.63	10.99
	4	11.00	11.41	10.35	10.65	10.55	11.01
ค่าเฉลี่ย (มม.)		11.25	11.35	10.46	10.61	10.75	10.85

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	911.40	849.93	769.08	779.92	763.11	804.12
นน. หลังแช่ 2 ชม.	108.47	97.26	86.93	89.12	90.12	83.56
นน. หลังแช่ 24 ชม.	126.34	123.24	115.64	116.04	118.97	117.08
การดูดซึมน้ำ 2 ชม. (%)	14.28	6.16	17.60	20.43	22.83	10.12
การดูดซึมน้ำ 24 ชม. (%)	33.12	34.51	56.44	56.81	62.15	54.30
การพองตัว (%)	6.53	3.84	8.68	11.57	11.63	14.69

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 37 แสดงค่าการดูดซึมน้ำ (water absorption)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นหินไม้อัดหญาสลาบลวงใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 1:2.1 (16/1

ตัวอย่าง	1/3	1/4	2/3	2/4	3/3	3/4
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	69.21	73.60	73.30	70.00	67.64	72.21
ความกว้าง (มม.)	99.82	99.82	99.33	99.26	99.80	99.81
ความยาว (มม.)	99.86	99.85	99.34	99.30	99.84	99.86

ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	9.40	9.51	9.48	9.61	9.65	9.63
	2	9.58	9.63	9.47	9.50	9.65	9.68
	3	9.50	9.69	9.44	9.37	9.44	9.45
	4	9.44	9.55	9.47	9.57	9.45	9.47
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.48	9.59	9.47	9.51	9.55	9.56

ความหนา หลังแช่น้ำ 2 ชม. (มม.)	1	10.25	10.15	10.00	10.10	10.55	10.19
	2	10.00	10.21	10.02	10.06	10.65	10.05
	3	10.23	10.41	10.04	10.09	10.52	10.07
	4	10.16	10.35	10.05	10.14	10.00	10.16
ค่าเฉลี่ย (มม.)		10.16	10.28	10.27	10.07	10.43	10.11

ความหนาแน่น (กก./ม ³)		732.26	770.01	784.84	746.78	710.83	757.83
นน. หลังแช่ 2 ชม.		85.09	79.02	84.12	81.93	85.05	85.58
นน. หลังแช่ 24 ชม.		104.22	100.18	103.08	102.35	107.27	105.39
การดูดซึมน้ำ 2 ชม. (%)		22.94	7.36	14.76	17.04	25.74	18.52
การดูดซึมน้ำ 24 ชม. (%)		50.59	36.11	40.63	46.14	58.59	45.95
การพองตัว (%)		7.17	7.19	8.51	5.89	9.21	5.75

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 38 แสดงค่าการดูดซึมน้ำ (water absorption)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นซีเมนต์อัดยูกาลิปต์สั้ยู่เรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

ตัวอย่าง	1/3	1/4	2/3	2/4	3/3	3/4
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	66.19	67.99	73.59	72.00	72.87	69.60
ความกว้าง (มม.)	100.05	100.05	100.06	100.05	100.06	100.05
ความยาว (มม.)	100.20	100.06	100.10	100.16	100.07	100.10

ความหนาหน้าแช่น้ำ (มม.)	1	9.57	9.59	9.63	9.59	9.41	9.43
	2	9.52	9.66	9.52	9.52	9.51	9.39
	3	9.51	9.56	9.47	9.44	9.35	9.45
	4	9.75	9.48	9.57	9.56	9.59	9.35
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.59	9.69	9.55	9.53	9.47	9.41

ความหนาหลังแช่น้ำ 2 ชม. (มม.)	1	9.92	9.74	9.71	9.73	9.66	9.66
	2	9.97	9.81	9.80	9.79	9.45	9.54
	3	9.92	9.76	9.70	9.76	9.54	9.59
	4	9.75	9.66	9.64	9.53	9.64	9.62
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.89	9.74	9.56	9.70	9.57	9.60

ความหนาแน่น (กก./ม ³)		688.48	700.49	769.34	753.93	768.48	732.16
นน. หลังแช่ 2 ชม.		71.77	72.32	77.75	75.63	75.73	73.52
นน. หลังแช่ 24 ชม.		89.88	87.60	90.49	90.08	89.94	86.98
การดูดซึมน้ำ 2 ชม. (%)		8.43	6.37	5.38	5.04	3.92	5.63
การดูดซึมน้ำ 24 ชม. (%)		35.79	28.84	22.97	25.11	20.60	24.97
การพองตัว (%)		3.13	0.52	0.1	1.78	1.06	2.02

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 39 แสดงค่าการดูดซึมน้ำ (water absorption)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นหินไม้อัดหยาบยุคาลิปตัสใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 1:2.1

ตัวอย่าง	1/3	1/4	2/3	2/4	3/3	3/4
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	64.82	57.91	62.57	62.58	61.88	64.18
ความกว้าง (มม.)	99.36	99.00	99.38	99.10	98.84	99.00
ความยาว (มม.)	99.47	99.44	99.51	99.34	99.46	99.45

ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.)	1	9.49	9.42	9.47	9.63	9.53	9.79
	2	9.60	9.45	9.60	9.52	9.58	9.64
	3	9.53	9.62	9.64	9.59	9.56	9.57
	4	9.45	9.56	9.50	9.77	9.50	9.68
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.52	9.51	9.37	9.63	9.49	9.67

ความหนา หลังแช่น้ำ 2 ชม. (มม.)	1	9.85	9.90	9.95	9.85	9.90	10.11
	2	9.81	9.95	10.09	9.82	10.02	10.14
	3	10.00	9.89	9.94	9.86	10.00	10.10
	4	10.01	9.98	10.00	10.02	9.98	9.99
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.92	9.93	9.99	9.89	9.97	10.08

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	688.92	618.55	675.24	660.10	662.62	674.11
นน. หลังแช่ 2 ชม.	65.06	60.74	70.36	70.65	67.21	71.05
นน. หลังแช่ 24 ชม.	82.30	71.81	78.94	78.71	77.05	79.80
การดูดซึมน้ำ 2 ชม. (%)	0.37	4.88	12.45	12.84	8.61	10.70
การดูดซึมน้ำ 24 ชม. (%)	26.97	24.00	26.16	25.77	24.51	24.34
การพองตัว (%)	4.97	4.42	6.62	2.7	5.06	4.24

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 40 แสดงค่าการดูดซึมน้ำ (water absorption)

ชนิดชิ้นงานที่ใช้ทดสอบ

แผ่นหินไม้อัดในอุตสาหกรรม

ตัวอย่าง	1/3	1/4	2/3	2/4	3/3	3/4
น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	66.80	65.19	67.39	66.28	64.12	65.07
ความกว้าง (มม.)	100.11	100.09	100.02	100.05	100.05	100.04
ความยาว (มม.)	100.19	100.10	100.09	100.05	100.10	100.08

ความหนาหน้าแช่น้ำ (มม.)	1	9.14	9.10	9.09	9.09	9.12	9.09
	2	9.15	9.09	9.09	9.13	9.13	9.08
	3	9.18	9.15	9.11	9.12	9.12	9.06
	4	9.18	9.08	9.13	9.09	9.12	9.06
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.16	9.10	9.11	9.11	9.12	9.07

ความหนาหลังแช่น้ำ 2 ชม. (มม.)	1	9.80	9.80	9.65	9.80	9.40	9.45
	2	9.71	9.55	9.64	9.76	9.44	9.46
	3	9.74	9.59	9.53	9.70	9.46	9.41
	4	9.65	9.41	9.55	9.50	9.50	9.40
ค่าเฉลี่ย (มม.)		9.73	9.61	9.59	9.69	9.45	9.43

ความหนาแน่น (กก./ม ³)	727.40	715.01	738.92	726.83	704.21	716.56
นน.หลังแช่ 2 ชม.	77.25	75.53	75.97	75.13	75.64	75.01
นน.หลังแช่ 24 ชม.	103.88	103.34	104.39	103.67	105.42	103.96
การดูดซึมน้ำ 2 ชม. (%)	15.59	15.86	12.73	13.35	17.97	15.28
การดูดซึมน้ำ 24 ชม. (%)	55.44	58.52	54.90	56.41	64.41	59.77
การพองตัว (%)	6.22	5.6	5.27	6.37	3.62	3.97

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผ่นจีนไม้อัดชนิดอัดราบ : ความหนาแน่นปานกลาง

มอก. 876-2532

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนด แบบ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบและการทำ คุณลักษณะที่ต้องการเครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบแผ่นจีนไม้อัดชนิดอัดราบ : ความหนาแน่นปานกลาง

1.2 มาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงแผ่นจีนไม้อัดชนิดอัดราบ ซึ่งมีไม้บางหรือวัสดุอื่นปิดทับหน้า

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 แผ่นจีนไม้อัดชนิดอัดราบ : ความหนาแน่นปานกลาง (Flatpressed:FP:Particleboard:medium density) ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "แผ่นจีนไม้อัด" หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่น ทำจากจีนไม้ หรือวัสดุเซลลูโลส (lignocellulose material) อื่น ๆ อัดในเครื่องอัดร้อนให้ยึดติดกันด้วยกาว ให้ทิศทางของแรงอัดตั้งฉากกับระนาบของแผ่น การทำอาจทำเป็นแผ่น ๆ หรือทำต่อเนื่อง จีนไม้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่น แผ่นจีนไม้อัดอาจทำให้มีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้นเดียว สามชั้น หลายชั้น หรือโครงสร้างที่มีจีนไม้ขนาดลดหลั่นกันก็ได้ มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 500-800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

2.2 แผ่นจีนไม้อัดชั้นเดียว

หมายถึง แผ่นจีนไม้อัดที่ทำจากจีนไม้ที่มีลักษณะและขนาดเหมือนกัน มีส่วนผสมของกาวและสารเติมแต่ง (additive) อย่างเดียวกันตลอดความหนาของแผ่นจีนไม้อัด

2.3 แผ่นจีนไม้อัดสามชั้น

หมายถึง แผ่นจีนไม้อัดที่แบ่งตามลักษณะของจีนไม้ออกเป็นสามชั้นตลอดความหนาของแผ่นจีนไม้อัด ในแต่ละชั้นประกอบด้วยจีนไม้ที่มีลักษณะและขนาด ตลอดจนส่วนผสมของกาวเหมือนกัน ปกติใช้จีนไม้ขนาดเล็กและบางเป็นชั้นผิวหน้าและหลัง ส่วนชั้นไส้ใช้จีนไม้หยาบและใหญ่กว่า ไม้ที่ใช้ทำชั้นไส้อาจเป็นชนิดที่ต่างกับที่ใช้ทำชั้นผิวหน้าและหลังก็ได้ ปริมาณกาวที่ใช้

ผสมในชั้นผิวทั้ง 2 หน้า มักมีมากกว่าในชั้นไส้ เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่สมดุลกัน มีผิวแข็งและแน่นขึ้น

2.4 แผ่นชั้น ไม้อัดหลายชั้น

หมายถึง แผ่นชั้น ไม้อัดที่มีลักษณะตามข้อ 2.3 แต่มีจำนวนชั้นมากกว่า 3 ชั้น

3.แบบ

3.1 แผ่นชั้น ไม้อัดแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ

3.1.1 แผ่นชั้น ไม้อัดชั้นเดียว

3.1.2 แผ่นชั้น ไม้อัดสามชั้น

3.1.3 แผ่นชั้น ไม้อัดหลายชั้น

3.1.4 แผ่นชั้น ไม้อัดขนาดลดหลั่น

4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

4.1 ความกว้างและความยาว ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินที่กำหนดในตารางที่ 1 การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2

4.2 ความหนา ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และไม่เกิน 50 มิลลิเมตร โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินที่กำหนดในตาราง 1 การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2

4.3 ความแตกต่างของเส้นทแยงมุมทั้ง 2 เส้น จะมีได้ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของเส้นสั้น การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2

4.4 ความตรงของขอบแต่ละด้านจะคลาดเคลื่อน ไปจากแนวตรงได้ไม่เกิน 3.0 มิลลิเมตร

ตารางที่ 41 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

(ข้อ 4.1 และ 4.2)

ความหนาระบุ มิลลิเมตร	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	
	กว้างและความยาว	ความหนา
3 ถึง 6		± 0.3
6 ถึง 19	±5	± 0.4
19 ถึง 50		± 0.5

5. ส่วนประกอบและการทำ

5.1 ส่วนประกอบ

5.1.1 ชั้นไม้ จะ ได้มาจาก ไม้ชนิดใดก็ได้ที่เหมาะสมสำหรับทำแผ่นชั้น ไม้อัด

5.1.2 กาว ควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กาวเรซินสังเคราะห์ (พีโนลิกและอะมิโนพลาสติก) สำหรับไม้มาตรฐานเลขที่ มอก.360

5.2 การทำ

5.2.1 ใช้เครื่องจักรย่อยไม้ออกเป็นชิ้นไม้ลักษณะที่ต้องการ แล้วอบจนได้ความชื้นที่พอเหมาะด้วยเครื่องอบ แยกชิ้นไม้ออกเป็นขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ แล้วนำไปคลุกเคล้ากับกาวตามอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยเครื่องจักร ในระยะนี้อาจผสมสารเติมแต่งลงไปด้วยก็ได้ และต้องควบคุมให้ปริมาณความชื้นของชิ้นไม้หลังจากผสมกาวและสารเติมแต่งแล้ว อยู่ในระดับที่เหมาะสม นำชิ้นไม้ไปทำเป็นแผ่น (particle mat) ด้วยเครื่องทำแผ่น แล้วนำแผ่นชิ้นไม้ไปอัดด้วยเครื่องอัดร้อนในแนวราบ ทั้งนี้ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ แรงอัด และระยะเวลาอัดร้อน

5.2.2 ในกรณีที่แผ่นชิ้นไม้อัดสามชั้น ต้องทำให้เกิดโครงสร้างที่สมดุล หากเป็นแผ่นชิ้นไม้อัดชั้นเดียวต้องโรยชิ้นไม้ที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างสม่ำเสมอ

6. คุณลักษณะที่ต้องการ

6.1 ลักษณะทั่วไป

แผ่นชิ้นไม้อัดต้องมีความหนา ความหนาแน่น และความเรียบสม่ำเสมอทั้งแผ่น ขอบต้องตั้งได้จากกับระนาบผิว

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

6.2 ความหนาแน่น

ความหนาแน่นเฉลี่ยต้องอยู่ในช่วง 500-800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความหนาแน่นของแผ่นชิ้นไม้อัดแต่ละแผ่นจะคลาดเคลื่อนจากความหนาแน่นเฉลี่ยได้ไม่เกินร้อยละ 10

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3

6.3 ความชื้น

ความชื้นเฉลี่ยต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 15 และความชื้นของแผ่นชิ้นไม้อัดแต่ละแผ่นจะคลาดเคลื่อนจากความชื้นเฉลี่ยได้ไม่เกินร้อยละ 3

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.4

6.4 คุณลักษณะที่ต้องการอื่น ๆ

ให้เป็นไปตามตารางที่ 2

ตารางที่ 42 คุณลักษณะที่ต้องการ

ลำดับ ที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่ กำหนด			วิธีทดสอบ ตาม
		ความหนา มิลลิเมตร			
		3 ถึง 6	เกิน 6 ถึง 19	เกิน 19 ถึง 50	
1	การดูดซึมน้ำ ร้อยละไม่เกิน - 2 ชั่วโมง - 24 ชั่วโมง	40 80	40 80	40 80	ข้อ 9.5
2	การพองตัวเมื่อแช่น้ำ ร้อยละ ไม่เกิน	8.0	12.0	12.0	ข้อ 9.6
3	ความต้านทานแรงคด เมกะพาสคัล ไม่น้อยกว่า	18.0	13.8	12.5	ข้อ 9.7
4	มอดูลัส เมกะพาสคัล ไม่น้อยกว่า	2000	2000	1850	ข้อ 9.7
5	ความต้านทานแรงดึงตั้งฉาก กับผิวหน้าเมกะพาสคัล ไม่น้อยกว่า	0.80	0.34	0.25	ข้อ 9.8
6	ความยืดหยุ่นของผิวหน้า นิวตัน ไม่น้อยกว่า	-	1100	1100	ข้อ 9.7
7	ความยืดหยุ่นของตะปูเกลียว นิวตัน ไม่น้อยกว่า	-	360	250	ข้อ 9.10

7. เครื่องหมายและฉลาก

7.1 ที่แผ่นไม้อัดทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลขอักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น
ได้ง่าย ชัดเจน

(1) คำว่า “แผ่นจีน ไม้อัด FP”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(2) ขนาด (กว้างxยาวxหนา) เป็นมิลลิเมตร

(3) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

7.2 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว

8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินใจ

8.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง แผ่นขึ้นไม้อัดที่มีแบบและความหนาเดียวกันทำจากกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

8.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้

8.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด และลักษณะทั่วไป

- ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน ตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ 3
 - จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6.1 ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ 3 จึงจะถือว่าแผ่นขึ้นไม้อัดรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ตารางที่ 43 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบขนาดและลักษณะทั่วไป (ข้อ 8.2.1)

ขนาดรุ่น	ขนาดตัวอย่าง	เลขจำนวน
แผ่น	แผ่น	ที่ยอมรับ
ไม่เกิน150	3	0
151 ถึง 500	13	1
500 ขึ้นไป	20	2


8.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบส่วนประกอบและการทำ ความหนาแน่น ความชื้น และคุณลักษณะที่ต้องการอื่น ๆ

8.2.2.1 ให้ชักตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มจากแผ่นขึ้นไม้อัดที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องขนาด และลักษณะทั่วไปแล้วมาจำนวน 5 แผ่น แต่ละแผ่นให้ตัดเป็นชิ้นทดสอบตามรูปที่ 1

- * ชิ้นทดสอบ A สำหรับทดสอบ ความหนาแน่นและความชื้น จำนวน 3 ชิ้น
- * ชิ้นทดสอบ B สำหรับทดสอบ การดูดซึมน้ำ จำนวน 3 ชิ้น
- * ชิ้นทดสอบ C สำหรับทดสอบ การพองตัวเมื่อแช่น้ำ จำนวน 3 ชิ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- *ชั้นทดสอบ D สำหรับทดสอบ ความต้านทานแรงคดและมอดูลัสยืดหยุ่น จำนวน 2 ชั้น
- *ชั้นทดสอบ E สำหรับทดสอบ ความต้านแรงคดตั้งฉากกับผิวหน้า จำนวน 3 ชั้น
- *ชั้นทดสอบ F สำหรับทดสอบ ความยึดแน่นของผิวหน้า จำนวน 3 ชั้น
- *ชั้นทดสอบ G สำหรับทดสอบ ความยึดเหนี่ยวของตะปู จำนวน 3 ชั้น



$L = 10$ เท่าของความหนาระบุ (ตัวเลขที่ได้ให้ปิดเป็นเลขจำนวนเต็มของ 10 มิลลิเมตรที่ใกล้เคียง) บวกด้วย 25 มิลลิเมตร ในกรณีของด้านกว้างของแผ่นตัวอย่างมีความยาวไม่พอ ให้ตัดชั้นทดสอบทั้ง 2 ชั้น จากแผ่นตัวอย่างทางด้านยาวได้หน่วยเป็นมิลลิเมตร รูปที่ 1 ตำแหน่งและการตัดชั้นทดสอบ

- ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.4 ทุกรายการ จึงจะถือว่าเป็นแผ่นชั้นไม้อัดรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

8.3 เกณฑ์ตัดสินใจ

ตัวอย่างแผ่นชั้นไม้อัด ต้องเป็นไปตามข้อ 8.2.1.2 และข้อ 8.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าเป็นแผ่นชั้นไม้อัดรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

9. การทดสอบ

9.1 การปรับภาวะชั้นทดสอบ

ให้นำชั้นทดสอบที่เตรียมไว้ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ ความต้านแรงคด มอดูลัสยืดหยุ่น ความต้านทานแรงคดตั้งฉากกับผิวหน้า ความยึดแน่นของผิวหน้า และความยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียว ไปปรับภาวะที่อุณหภูมิ 20 ± 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 65 ± 5 จนน้ำหนักคงที่ คือน้ำหนักของชั้นทดสอบที่ชั่ง 2 ครั้งห่างกัน 24 ชั่วโมง ต่างกันไม่เกินร้อยละ

0.1 แล้วทำการทดสอบทันทีที่พ้นจากการปรับสภาพ ส่วนชิ้นทดสอบที่ใช้ทดสอบความหนาแน่น ความชื้น และการดูดซึมน้ำ ไม่ต้องปรับสภาพ

9.2 ขนาด

9.2.1 ความกว้างและความยาว

ใช้สายวัดโลหะที่วัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร วัดที่จุดลึกเข้าไปจากขอบของแผ่นชิ้นไม้อัดประมาณ 100 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2

9.2.2 ความหนา

ใช้ไมโครมิเตอร์ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตร ซึ่งมีส่วนของแป้นวัดเรียบและขนานกัน และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ± 1 มิลลิเมตร (พื้นที่สัมผัสประมาณ 200 ตารางมิลลิเมตร) ให้วัดที่บริเวณกึ่งกลางของขอบประมาณ 25 - 200 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2


9.2.3 ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม

ใช้สายวัดตามข้อ 9.2.1 วัดหาความแตกต่างของเส้นทแยงมุม

9.2.4 ความตรงของขอบ

จึงเส้นด้ายให้ตั้งระหว่างมุมที่ขอบเดียวกัน ของแผ่นชิ้นไม้อัดแล้ววัดระยะที่คลาดเคลื่อนจากแนวเส้นด้ายมากที่สุดของขอบทั้ง 4 ด้าน

รูปที่ 2 ตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัด (ข้อ 9.2.1 และข้อ 9.2.2)



รูปที่ 2 ตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัด (ข้อ 9.2.1 และ 9.2.2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9.3 ความหนาแน่น

9.3.1 เครื่องมือ

9.3.1.1 เครื่องชั่ง ที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม

9.3.1.2 ไมโครมิเตอร์ ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

9.3.2 วิธีทดสอบ

9.3.2.1 ชั่งชิ้นทดสอบให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.1 กรัม

9.3.2.2 วัดความกว้างและความยาวของชิ้นทดสอบขนานกับขอบให้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร ตามรูปที่ 3 แล้วหาค่าเฉลี่ย

9.3.2.3 วัดความหนา 4 ตำแหน่ง ตามรูปที่ 3 แล้วหาค่าเฉลี่ย


9.3.3 วิธีคำนวณ

หาค่าความหนาแน่นจากสูตร

$$\frac{\text{ความหนาแน่น}}{\text{กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}} = \frac{\text{มวล (กรัม)} \times 10^6}{\text{ปริมาตร (ลูกบาศก์มิลลิเมตร)}}$$

9.3.4 การรายงานผล

รายงานค่าความหนาแน่นของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นและค่าเฉลี่ยรูปที่ 3 ตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของชิ้นทดสอบ (ข้อ 9.3.2.2 ข้อ 9.3.2.3 และ ข้อ 9.6.2.1)



รูปที่ 3 ตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของชิ้นทดสอบ
(ข้อ 9.3.2.2 , 9.3.2.3 และ 9.3.2.4)

9.4 ความชื้น

9.4.1 เครื่องมือ

9.4.1.1 เครื่องชั่งที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม

9.4.1.2 เตาอบ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 103 ± 2 องศาเซลเซียส

9.4.1.3 เคซิเคเตอร์

9.4.2 วิธีทดสอบ

9.4.2.1 ชั่งชิ้นทดสอบที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 9.3 แล้ว ให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.01 เป็นน้ำหนักก่อนอบ

9.4.2.2 อบชิ้นทดสอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 103 ± 2 องศาเซลเซียส จนมีน้ำหนักคงที่

9.4.2.3 ชั่งชิ้นทดสอบเป็นน้ำหนักอบแห้ง

9.4.3 วิธีคำนวณ

หาค่าความชื้นจากสูตร

$$\text{ความชื้นร้อยละ} = \frac{\text{น้ำหนักก่อนอบ(กรัม)} - \text{น้ำหนักอบแห้ง(กรัม)}}{\text{น้ำหนักอบแห้ง (กรัม)}} \times 100$$

9.4.4 การรายงานผล

รายงานค่าความชื้นของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นและค่าเฉลี่ย

9.5 การดูดซึมน้ำ

9.5.1 เครื่องมือ

9.5.1.1 เครื่องชั่งที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม

9.5.2 วิธีทดสอบ

9.5.2.1 ชั่งชิ้นทดสอบให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.1 กรัมเป็นน้ำหนักก่อนแช่น้ำ

9.5.2.2 แช่ชิ้นทดสอบในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้องโดยตั้งชิ้นทดสอบให้ได้ฉากกับระดับน้ำ ให้ขอบบนอยู่ได้ระดับผิวน้ำประมาณ 25 มิลลิเมตร และแต่ละชิ้นต้องไม่ติดกัน

9.5.2.3 เมื่อแช่ชิ้นทดสอบครบ 2 ชั่วโมงแล้ว รีบนำชิ้นทดสอบขึ้นมาซับน้ำที่ผิวออกให้หมด แล้วชั่งทันทีเป็นน้ำหนักหลังแช่น้ำ 2 ชั่วโมง ต่อจากนั้นนำชิ้นทดสอบไปแช่น้ำอีก 22 ชั่วโมง แล้วนำขึ้นมาชั่งตามวิธีเดิม น้ำหนักที่ชั่งได้ในครั้งนี้ เป็นน้ำหนักหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมง

9.5.3 วิธีคำนวณ

หาค่าการดูดซึมน้ำที่ 2 ชั่วโมง และที่ 24 ชั่วโมง จากสูตร

$$\text{การดูดซึมน้ำ(ร้อยละ)} = \frac{\text{น้ำหนักหลังแช่น้ำ (กรัม)-น้ำหนักก่อนแช่น้ำ(กรัม)} \times 100}{\text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ(กรัม)}}$$

9.5.4 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยการดูดซึมน้ำ

9.6 การพองตัวเมื่อแช่น้ำ

9.6.1 เครื่องมือ

9.6.1.1 ไมโครมิเตอร์ ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตร

9.6.2 วิธีทดสอบ

9.6.2.1 ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่วัดความหนาตามรูปที่ 3 วัดความหนาของชิ้นทดสอบ 4 ตำแหน่ง แล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นความหนาก่อนแช่น้ำ

9.6.2.2 แช่ชิ้นทดสอบในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง โดยตั้งชิ้นทดสอบให้ได้ฉากกับระดับผิวน้ำ ให้ขอบบนอยู่ใต้ระดับผิวน้ำประมาณ 25 มิลลิเมตร แต่ละชิ้นต้องห่างจากกัน และต้องห่างผนังและต้องห่างผนังและกันภาชนะที่ใส่ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

9.6.2.3 เมื่อแช่ชิ้นทดสอบครบ 1 ชั่วโมงแล้ว รีบนำชิ้นทดสอบขึ้นมาซับน้ำที่ผิวออกให้หมดด้วยผ้าหมาด แล้วปล่อยไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยวางให้ขอบด้านใดด้านหนึ่งอยู่บนแผ่นวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ำ เช่น พลาสติก กระดาษ

9.6.2.4 เมื่อปล่อยชิ้นทดสอบไว้ครบ 2 ชั่วโมงแล้ว นำชิ้นทดสอบขึ้นมาวัดความหนาตามตำแหน่งเดิม แล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นความหนาหลังแช่น้ำ

9.6.3 วิธีคำนวณ

หาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำจากสูตร

$$\text{การพองตัวเมื่อแช่น้ำ (ร้อยละ)} = \frac{\text{ความหนาหลังแช่น้ำ(มม)-ความหนาก่อนแช่น้ำ(มม)} \times 100}{\text{ความหนาก่อนแช่น้ำ(มม)}}$$

9.6.4 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยการพองตัวเมื่อแช่น้ำเป็นร้อยละ

9.7 ความต้านทานแรงคดและมอดูลัสยืดหยุ่น

9.7.1 เครื่องมือ

9.7.1.1 เครื่องกด ซึ่งวัดแรงกดได้ละเอียดถึง 5 นิวตัน หรือ ร้อยละ 5 ของแรงกดสูงสุดที่ชิ้นทดสอบรับได้ หัวกดต้องมีปลายส่วนที่ใช้กดเป็นรูปครึ่งวงกลม มีรัศมี 10 ถึง 13 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของชิ้นทดสอบ

9.7.1.2 แท่นรองรับ ต้องมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปวงกลม หรือรูปครึ่งวงกลม มีรัศมี 10-13 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของชิ้นทดสอบ


9.7.1.3 มาตรการอ่อน ซึ่งอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร

9.7.2 วิธีทดสอบ

9.7.2.1 วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นรองรับซึ่งมีระยะห่าง 16 เท่าของความหนาของชิ้นทดสอบ (ตัวเลขที่ได้ให้ปิดเป็นเลขจำนวนเต็มของ 10 มิลลิเมตรที่ใกล้เคียง) ตามรูปที่ 4 ให้ปลายชิ้นทดสอบยื่นออกไปจากจุดที่รองรับประมาณข้างละ 25 มิลลิเมตรเท่าๆกัน

9.7.2.2 ให้แรงกดลงบนจุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ โดยมีอัตราการเพิ่มแรงกดอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มกดจนกระทั่งชิ้นทดสอบหักต้องไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 120 วินาที

9.7.2.3 เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างแรงกดกับการอ่อนตัว ดังรูปที่ 5



รูปที่ 4 การทดสอบความต้านทานแรงค้ำและมอดูลัสยืดหยุ่น
(ข้อ 9.7.2.1)

9.7.3 วิธีคำนวณ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9.7.3.1 ความต้านทานแรงค้ำ

หาค่าความต้านทานแรงค้ำจากสูตร

$$f = \frac{3 w l}{2 b d^2}$$


- เมื่อ f คือ ความต้านแรงค้ำ เป็นเมกะพาสคัล
 w คือ แรงกดสูงสุดที่ชั้นทดสอบรับได้ เป็นนิวตัน
 l คือ ระยะห่างของแท่นรองรับ เป็นมิลลิเมตร
 b คือ ความกว้างของชั้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร
 d คือ ความหนาเฉลี่ยของชั้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร

9.7.3.2 มอดูลัสยืดหยุ่น

หาค่ามอดูลัสยืดหยุ่นจากสูตร

$$E = \frac{13 \Delta w}{4 b d^3 \Delta s}$$

- เมื่อ E คือ มอดูลัสยืดหยุ่น เป็นเมกะพาสคัล
 l คือ ระยะห่างของแท่นรองรับ เป็นมิลลิเมตร
 Δw คือ แรงกดที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรง ตามรูปที่ 5 เป็นนิวตัน
 b คือ ความกว้างของชั้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร
 d คือ ความหนาเฉลี่ยของชั้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร
 Δs คือ ระยะแอนดัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรงตามรูปที่ 5 เป็นมิลลิเมตร



รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดกับการแ่นตัว
(ข้อ 9.7.2.3 และข้อ 9.7.3.2)

9.7.4 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยของความต้านทานแรงค้ำและมอดูลัสยืดหยุ่น

9.8 ความต้านแรงค้ำตั้งฉากกับผิวหน้า

9.8.1 เครื่องมือ

9.8.1.1 เครื่องค้ำ ซึ่งสามารถให้แรงค้ำเพื่อแยกชิ้นทดสอบออกในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 120 วินาที

9.8.1.2 แผ่นค้ำซึ่งทำด้วยไม้หรือโลหะที่เหมาะสม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนาตามความเหมาะสม

9.8.2 วิธีทดสอบ

9.8.2.1 ตัดผิวหน้าทั้งสองของชิ้นทดสอบกับแผ่นค้ำ โดยใช้กาวสังเคราะห์ที่มีแรงยึดมากกว่าแรงยึดในตัวชิ้นทดสอบ

9.8.2.2 นำชิ้นทดสอบที่เตรียมได้แล้วนี้ไปเข้าเครื่องค้ำ ค้ำให้ชิ้นทดสอบแยกออกจากกัน ซึ่งปกติจะแยกในชั้นใต้ อัตราการเพิ่มแรงค้ำต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มค้ำ จนกระทั่งชิ้นทดสอบแยกออกจากกันต้องไม่น้อยกว่า 30 วินาทีและไม่นานกว่า 120 วินาที

9.8.3 วิธีคำนวณ

หาความต้านแรงค้ำตั้งฉากกับผิวหน้าจากสูตร

$$\text{ความต้านแรงค้ำตั้งฉากกับผิวหน้า} = \frac{\text{แรงค้ำสูงสุด (นิวตัน)}}{\text{ความกว้าง(มม.)} \times \text{ความยาว (มม.)}}$$

9.8.4 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยของความต้านแรงค้ำตั้งฉากกับผิวหน้า

บรรณานุกรม

1. John P. Weidner "Wrt strength in Paper and paper board" pp. 9-32 ,New York ,1965
2. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นจีน ไม้อัด
ชนิดราบ : ความหนาแน่นปานกลาง" , มอก. 876-2532 , กระทรวงอุตสาหกรรม , กรุงเทพฯ,
ประเทศไทย , พ.ศ. 2532
3. วรธรรม อุ่นจิตติชัย , "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความแข็งแรง และความคงขนาดของแผ่นพาดิ
เก็ด" , กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ , ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ , สำนักวิชาการป่าไม้,
กรมป่าไม้ , กรุงเทพฯ , ประเทศไทย พ.ศ. 2538



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้