



**Study on the Radiation Graft Modification  
of Vinyl Monomer on Polypropylene Films.**



Mr. Sakchai Phennardwadee.

Miss Siriwan Panjapalakornkul.

Mr. Sombat Somboon.

A Special Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement  
for the Degree of Bachelor of Science  
Department of Chemistry  
Faculty of Science

**King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้  
1996

หัวข้อโครงการพิเศษ การศึกษาการปรับปรุงผิวฟิล์มพอลิพรอพิลีนด้วยการต่อกิ่ง  
ไวนิลมอนอเมอร์ โดยการฉายรังสี

โดย นายศักดิ์ชัย เพ็ญนารอดดี  
นางสาวศิริวรรณ ปิยะจพลากรกุล  
นายสมบัติ สมบุญ

ภาควิชา เคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ครมาลินี ชัยสุภกิจสินธุ์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติให้นำโครงการพิเศษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

( ผศ. นงนุช เกศรานุกุล )

หัวหน้าภาค

คณะกรรมการโครงการพิเศษ

( ผศ. ดร. สุนิตย์ สุขสำราญ )

ประธานกรรมการ

( ดร. ตะวัน สุขน้อย )

กรรมการ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ	การศึกษาการปรับปรุงผิวฟิล์มพอลิพรอพิลีนด้วยการต่อกิ่ง ไวนิลมอนอเมอร์ โดยการฉายรังสี	
นักศึกษา	นายศักดิ์ชัย	เพ็ญนารวดดี
	นางสาวศิริวรรณ	ปัญญาพลากรกุล
	นายสมบัติ	สมบุญ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ครมาลีนี	ชัยศุภกิจสินซ์
ภาควิชา	เคมี	
ปีการศึกษา	2539	

### บทคัดย่อ

การต่อกิ่งไวนิลมอนอเมอร์ลงบนแผ่นพอลิพรอพิลีนฟิล์ม เพื่อปรับปรุงพื้นผิวพอลิเมอร์ให้มีสมบัติดูดซับโลหะอัลคาไลด์ และทนต่อความร้อน ซึ่งวิธีการที่ใช้คือ การฉายรังสีด้วยวิธี Simultaneous เป็นการฉายรังสีลงบนพอลิเมอร์หลักพร้อมกับมอนอเมอร์ ซึ่งอยู่ในสารละลาย ที่ปราศจากออกซิเจน ก่อให้เกิดหมู่ว่องไวทั้ง 2 ส่วน ซึ่งเหมาะสำหรับมอนอเมอร์ที่ว่องไว โดยทำการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการต่อกิ่ง ได้แก่ ชนิดของมอนอเมอร์ ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ ปริมาณ Mohr's salt และปริมาณความเข้มข้นของรังสี

การศึกษาค้นคว้า มอนอเมอร์ที่ใช้ ได้แก่ Methyl acrylate , Butyl acrylate และ 2-Ethyl hexyl acrylate ทำการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งจากน้ำหนักของแผ่นฟิล์มที่เปลี่ยนแปลงไป ทดสอบการบวมตัวในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับไอออนของโลหะอัลคาไลด์ การทดสอบด้วยเครื่อง FTIR เพื่อศึกษาหมู่ฟังก์ชัน และทดสอบด้วยเครื่อง TGA ตามลำดับ

จากการศึกษา พบว่า เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง ความสามารถในการทนความร้อน และการดูดซับไอออนของโลหะอัลคาไลด์เพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ ปริมาณ Mohr's salt และปริมาณความเข้มข้นของรังสีเพิ่มขึ้น

Special Project Title	Study on the Radiation Graft Modification of Vinyl Monomer on Polypropylene Films.	
Name	Mr. Sakohai	Phennardwadee.
	Miss Siriwan	Panjapalakornkul.
	Mr. Sombat	Sornboon.
Special Project Advisor	Assist. Prof. Dr. Malinee Chaisupakitsin.	
Department	Chemistry	
Academic Year	1996	

#### Abstract

Polypropylene films are grafted with vinyl monomer for improving surface adsorptivity and heat resistance by using the simultaneous technique. It is possible to create active sites by gamma radiation for grafting monomer solution onto substrates' surface. This process is practically ideal for sensitive or active monomers such as acrylate monomers.

In this experiment, three monomers , Methyl acrylate, Butyl acrylate and 2-Ethyl hexyl acrylate are studied. The radiation dose rate, monomer concentration and Mohr's salt concentration mainly influence the degree of grafting, and consequently, are investigated. Grafted-Polypropylene films are characterized by FTIR , DSC and TGA. In addition, adsorptivity of alkali cation is performed by film immersion into NaOH solution.

The results suggest that grafting yield and heat resistance and alkali-cation adsorptivity increase with the increase in the radiation dose , monomer concentration and Mohr's salt concentration.

### กิติกรรมประกาศ

ในการทำโครงการพิเศษเรื่อง การศึกษาการปรับผิวแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนด้วยการ ค่อกิ่งไวนิลมอนอเมอร์โดยการฉายรังสี สามารถลุล่วงไปด้วยดี ผู้เสนอได้รับความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือในการดำเนินโครงการพิเศษนี้จากผู้มีพระคุณหลาย ๆ ท่าน ดังนี้

ผศ.ดร.มาลินี ชัยสุภกิจสินธุ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษที่ได้ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือในการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา

คณาจารย์ในภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้คำแนะนำต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก

เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องปรมาณูและเครื่อง FTIR

เพื่อนและเพื่อนร่วมงานซึ่งคอยให้กำลังใจและทำงานร่วมกันด้วยดี

ผู้เสนอขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

นาย ศักดิ์ชัย เพ็ญนารณดี

นางสาว ศิริวรรณ ปัญจพลากรกุล

นาย สมบัติ สมบุญ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	2
กิตติกรรมประกาศ	3
สารบัญตาราง	
- ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของ $^{60}\text{Co}$ $\gamma$ -ray กับ Electron beam	9
- ตารางที่ 2 ผลกระทบทางอุตสาหกรรมของวัสดุพอลิเมอร์ที่ใช้กระบวนการฉายรังสี	17
- ตารางที่ 3 ตัวอย่างการนำพอลิเมอร์มาปรับปรุงด้วยวิธีการดอ์กิ้ง	18
- ตารางที่ 4 สมบัติทางกายภาพของพอลิอะไครเลท	19
- ตารางที่ 5 Solvents and Non-solvents	19
- ตารางที่ 6 Solvents for (Semi-) rigid-rod Aromatic Polymer	20
- ตารางที่ 7 Solubility Parameters of Solvents	20
- ตารางที่ 8 Solubility Parameters and Solubility Ranges of Polymers	21
- ตารางที่ 9 แสดงสมบัติต่างๆ ของมอนอเมอร์ทั้ง 3 ชนิด	21
สารบัญรูป	
- รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซ็นต์การดอ์กิ้งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการดอ์กิ้งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี 2 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์	45

- รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซ็นต์การค่อกิ่ง  
ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกิ่งด้วย สารละลาย  
มอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt  
โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี 2 kGy กับความเข้มข้นของ  
สารละลายมอนอเมอร์ 47
- รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซ็นต์การค่อกิ่ง  
ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกิ่งด้วย สารละลาย  
มอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี  
4 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ 48
- รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซ็นต์การค่อกิ่ง  
ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกิ่งด้วย สารละลาย  
มอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt  
โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี 4 kGy กับความเข้มข้นของ  
สารละลายมอนอเมอร์ 50
- รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง องศาการค่อกิ่งอิมตัว  
ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกิ่งด้วย สารละลาย  
มอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี  
2 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ 51
- รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง องศาการค่อกิ่งอิมตัว  
ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกิ่งด้วย สารละลาย  
มอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt  
โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี 2 kGy กับความเข้มข้นของ  
สารละลายมอนอเมอร์ 52
- รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง องศาการค่อกิ่งอิมตัว  
ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกิ่งด้วย สารละลาย  
มอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี  
4 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ 53

- รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองศาการต่อกิ่งอิมตัวของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการต่อกิ่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ 54
- รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซนต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการต่อกิ่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้น 10%v/v ที่เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ 55
- รูปที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซนต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการต่อกิ่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้น 40%v/v ที่เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ 56
- รูปที่ 11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซนต์การบวมตัวของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งแล้ว กับชนิดของมอนอเมอร์ 57
- รูปที่ 12 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy. 61
- รูปที่ 13 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.05%wt ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy. 61
- รูปที่ 14 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy. 62

- รูปที่ 15 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.05%wt.ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy. 62
- รูปที่ 16 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย 2-Ethylhexyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy. 63
- รูปที่ 17 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย 2-Ethylhexyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.05%wt.ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy. 63
- รูปที่ 18 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย 2-Ethylhexyl acrylate ความเข้มข้น 40%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.07%wt.ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 4 kGy. 64
- รูปที่ 19 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้น 40%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.01%wt.ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 4 kGy. 64
- รูปที่ 20 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 10%v/v ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 4 kGy. 65
- รูปที่ 21 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 40%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.1%wt.ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 4 kGy. 65

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	4
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	7
บทที่ 3 การดำเนินการวิจัย	
- สารเคมีและอุปกรณ์	22
- การต่อกิ่งด้วยวิธี Peroxidation	23
- การต่อกิ่งด้วยวิธี Simultaneous	24
บทที่ 4 ผลการวิจัย	
- <u>ตารางที่ 1</u> แสดงผลเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy	31
- <u>ตารางที่ 2</u> แสดงผลเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy	32
- <u>ตารางที่ 3</u> แสดงผลเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 2 kGy	33
- <u>ตารางที่ 4</u> แสดงผลเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 2 kGy	34
- <u>ตารางที่ 5</u> แสดงผลเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้น 10%v/v ที่เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy	35
- <u>ตารางที่ 6</u> แสดงผลเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้น 40%v/v ที่เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy	36

- ตารางที่ 7 แสดงผลเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง และองศาการต่อกิ่ง อิมควของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วยสารละลาย มอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy	37
- ตารางที่ 8 แสดงผลเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง และองศาการต่อกิ่ง อิมควของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วยสารละลาย มอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt โดย ใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy	38
- ตารางที่ 9 แสดงผลเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง และองศาการต่อกิ่ง อิมควของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วยสารละลาย มอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 2 kGy	39
- ตารางที่ 10 แสดงผลเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง และองศาการต่อกิ่ง อิมควของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วยสารละลาย มอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt โดย ใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 2 kGy	40
- ตารางที่ 11 แสดงผลเปอร์เซ็นต์การบวมตัวของแผ่นฟิล์มพอลิ พรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วยมอนอเมอร์ชนิดต่างๆ ในสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 N	41
- ตารางที่ 12 แสดงผลการศึกษา DSC เพื่อหาค่าของ $T_m$ , $T_g$ , $\Delta H_m$ และ $\Delta H_u$ ของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วยมอนอเมอร์ต่างๆ และฉายรังสีที่ความเข้ม 4 kGy	42
บทที่ 5 วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย	45
ภาคผนวก	66
เอกสารอ้างอิง	128

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1ความเป็นมาของโครงการวิจัย

กระบวนการพอลิเมอไรเซชันแบบตอ้งมักจะถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของพอลิเมอไรเซชัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของพอลิเมอไรเซชัน และสามารถนำพอลิเมอไรเซชันดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ทำ biomaterial , เมมเบรน และสารยึดติด ข้อดีของวิธีการนี้คือ ผิวของพอลิเมอไรเซชันจะถูกปรับให้มีสมบัติพิเศษแตกต่างกัน ไปขึ้นกับมอนอเมอร์ที่ใช้ในการตอ้ง

ในปัจจุบันการตอ้งมอนอเมอร์ลงบนแผ่นฟิล์มพอลิเอททิลีน โดยการใช้องค์ประกอบ และใช้วิธี Pre-irradiation หรือ Peroxidation นั้นมีการศึกษาและพัฒนาวิธีการ รวมถึงการใช้สารตัวเติมต่างๆ เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ของการตอ้งที่สูงขึ้น แต่วิธี Pre-irradiation นั้นยังเป็นวิธีที่ใช้กันน้อยที่สุด เพราะว่าวิธีนี้พอลิเมอไรเซชันหลักจะถูกฉายรังสีในอากาศ โดยมีออกซิเจน ทำให้เกิดเป็นเปอร์ออกไซด์ และไฮโดรเปอร์ออกไซด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสลายตัวของสายโซ่หลักได้ ดังนั้นจึงมีอีกวิธีที่นิยมในปัจจุบันคือวิธี Simultaneous เพราะว่า เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายโดยพอลิเมอไรเซชันหลักและมอนอเมอร์ถูกฉายรังสีพร้อมๆ กัน ทำให้เกิดหมู่ว่องไวขึ้นที่ทั้ง 2 ส่วน ซึ่งเกิดการตอ้งได้ง่าย และปริมาณรังสีที่ใช้จะต่ำกว่า เหมาะสำหรับพอลิเมอไรเซชันหลักและมอนอเมอร์ที่ไวต่อรังสี โดยผลของการศึกษา พบว่า เปอร์เซ็นต์ของการตอ้งจะขึ้นอยู่กับการเติมตัวแปรต่างๆ ได้แก่ การคงอยู่ของอนุมูลอิสระ สภาพความเป็นผลึกของแผ่นฟิล์มพอลิเมอไรเซชัน ความว่องไวของมอนอเมอร์ ความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ในระบบ การเกิดไฮโดรพอลิเมอไรเซชันของมอนอเมอร์ ความเข้มข้นของรังสีที่ใช้ ปริมาณของ Mohr's salt และชนิดของสารละลายที่ใช้ในระบบของการตอ้ง การควบคุมตัวแปรดังกล่าว จะทำให้เปอร์เซ็นต์ของการตอ้งเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแน่นอนย่อมทำให้คุณสมบัติบนพื้นผิวของแผ่นฟิล์มพอลิเอททิลีนเปลี่ยนแปลงไปด้วย

มอนอเมอร์ที่นิยมนำมาตอ้งนั้น ได้แก่ อนุพันธ์ของกรดอะคริลิก เช่น อะคริลามาย เมทิลอะคริเลต และบิวทิลเมทาอะคริเลต เป็นต้น ซึ่งมอนอเมอร์เหล่านี้จะมี

ความว่องไวสูง และเพิ่มคุณสมบัติในการชอบน้ำ (Hydrophilic) ให้กับแผ่นฟิล์ม จากคุณสมบัติดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นนี้ สามารถนำแผ่นฟิล์มที่ค่อกั๊งแล้ว มาประยุกต์ใช้ในการทำเมมเบรนเซลล์เก็บประจุ นอกจากนี้แผ่นฟิล์มดังกล่าวยังสามารถเคลือบสีย้อมได้ง่ายขึ้น

นอกเหนือจากพอลิเอททิลีนแล้ว พอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ก็คือ พอลิพรอพิลีน เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิพรอพิลีน โดยเฉพาะแผ่นฟิล์มของพอลิพรอพิลีน ให้สามารถนำไปใช้งานได้กว้างขวางขึ้น และมีคุณสมบัติบนพื้นผิวเช่นเดียวกับแผ่นฟิล์มพอลิเอททิลีนที่ผ่านการค่อกั๊งแล้ว ในโครงการวิจัยนี้จึงนำเอาพอลิพรอพิลีนที่มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มและมีจำหน่ายในท้องตลาด เช่น ถุงพลาสติกใส่อาหาร ถุงพลาสติกหิ้ว และแผ่นฟิล์มบรรจุอาหาร มาทำการค่อกั๊งโดยการใส่รังสีเช่นเดียวกับพอลิเอททิลีน โดยทำการศึกษาถึงผลกระทบจากตัวแปรต่างๆ ในระบบ ดังที่กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ความเข้มของรังสี ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ ฯลฯ เพื่อหาสภาวะและเทคนิคที่เหมาะสม ซึ่งให้ผลของเปอร์เซ็นต์การค่อกั๊งที่สูงที่สุด

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

ในโครงการพิเศษดังกล่าวนี้ จะศึกษาผลของตัวแปรต่างๆในระบบ เมื่อนำแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนมาทำการค่อกั๊งโดยการใส่รังสีแกมมา โดยศึกษาผลของตัวแปรต่างๆต่อไปนี้

1. ผลของปริมาณความเข้มของรังสี โดยทำการฉายรังสีที่ปริมาณความเข้มต่างๆ แล้วนำผลของเปอร์เซ็นต์การค่อกั๊งมาเปรียบเทียบ เพื่อหาปริมาณความเข้มของรังสีที่ทำให้เกิดการค่อกั๊งมากที่สุด

2. ผลของมอนอเมอร์ชนิดต่างๆ ซึ่งมอนอเมอร์แต่ละชนิดจะมีความสามารถในการค่อกั๊งลงบนแผ่นฟิล์มได้ต่างกัน ที่ปริมาณความเข้มของรังสีที่เท่ากัน โดยในการทดลองจะเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การค่อกั๊งของแผ่นฟิล์มโดยใช้มอนอเมอร์ต่างชนิดกัน

3. ผลของความเข้มข้นของมอนอเมอร์ที่มีต่อเปอร์เซ็นต์การค่อกั๊ง โดยใช้มอนอเมอร์ชนิดเดียวกัน แต่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไป เพื่อหาความเข้มข้นที่ทำให้เปอร์เซ็นต์การค่อกั๊งสูงที่สุด

### 1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

ในโครงการวิจัยนี้จะทำการทดสอบสมบัติต่างๆ ของแผ่นฟิล์มหลังจากการต่อกิ่ง โดยการฉายรังสี ดังนี้

1. การหาเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง โดยการชั่งน้ำหนักแผ่นฟิล์มก่อนและหลังการฉายรังสี แล้วนำมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง
2. การหาเปอร์เซ็นต์การบวมตัวของแผ่นฟิล์มหลังการฉายรังสี โดยนำแผ่นฟิล์มมาจุ่มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วนำมาชั่งน้ำหนักที่เวลาต่างๆ กัน จนมีค่าคงที่ นำผลดังกล่าวมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การบวมตัว
3. การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยเฉลี่ยของสายโซ่พอลิเมอร์ที่ต่อกิ่งลงบนแผ่นฟิล์ม
4. ผลของปริมาณ Mohr's salt ซึ่งจะเป็นตัวกำจัด ตัวริเริ่มในการเกิดโซโม่พอลิเมอร์ ซึ่งจะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง โดยจะศึกษาปริมาณของ Mohr's salt ที่ทำให้เกิดเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงสุด

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและหลักการ

วัสดุต่างๆ จะมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับรังสี ในปัจจุบันจึงมีการนำรังสีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น ในทางการแพทย์มีการนำรังสีมาใช้รักษาโรค และในทางอุตสาหกรรมก็มีการนำรังสีมาใช้หลายแบบด้วยกัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการปรับปรุงพอลิเมอร์ เช่น การทำการเชื่อมโยงของฉนวนหุ้มสายไฟ การผลิตวัสดุที่สามารถหดตัวได้เมื่อได้รับความร้อน การผลิต biomaterials เพื่อใช้แทนอวัยวะเทียม หรือปรับปรุงสมบัติของยา การเคลือบผิววัสดุด้วยพอลิเมอร์ การทำ Prevascularization ของการทำสายยาง การต่อกิ่งด้วยรังสีเพื่อสังเคราะห์เมมเบรนที่สามารถแลกเปลี่ยนไอออนได้ เส้นใยที่สามารถดูดซับโลหะไอออนได้ และการปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของพอลิเมอร์ เพราะรังสีมีพลังงานสูงสามารถทำให้พอลิเมอร์เกิดการพอลิเมอไรเซชันแบบต่างๆ การสลายตัว หรือเกิดพันธะเชื่อมโยงได้ ในขบวนการผลิตแบบใช้รังสีมีข้อดีพิเศษหลายอย่างมากกว่าขบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแบบใช้วิธีทางเคมีและความร้อน

#### ชนิดของรังสี ได้แก่

1. รังสีแกมมา ( $\gamma$ -ray) เป็นอนุภาคโปรตอน ไม่มีมวลแต่มีประจุ มีอำนาจทะลุทะลวงสูง แต่กั้นได้ด้วยแผ่นตะกั่วหนา
2. รังสีเบตา ( $\beta$ -ray) เป็นอนุภาคของอิเล็กตรอน มีมวล มีอำนาจทะลุทะลวงน้อยกว่ารังสีแกมมา สามารถแผ่รังสีไปได้ไกล 2 - 3 ฟุต ถูกกั้นได้ด้วยแผ่นไม้
3. รังสีแอลฟา ( $\alpha$ -ray) เป็นอนุภาคโพตอนมีมวลมาก จึงมีอำนาจทะลุทะลวงน้อยกว่ารังสีอื่นๆ สามารถแผ่รังสีไปได้เพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้น และถูกปิดกั้นได้ด้วยแผ่นกระดาษ
4. Electron beam (EB) เกิดจากเครื่องกำเนิดอิเล็กตรอน หรือเครื่องเร่งอนุภาค มีหลักการคือ เมื่อให้ความร้อนแก่ขั้วลบซึ่งทำจากโลหะทังสเตน อิเล็กตรอนจะหลุดออก และถูกควบคุมจำนวนโดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของขั้วลบ หรือเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ อิเล็กตรอนจะถูกคัดรวมออกมาและถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้า และได้รับพลังงานอย่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ต่อเนื่องตลอดความยาวใน acceleration tube จากนั้นอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงจะกระจายตัวออกที่ scan horn ซึ่งเป็นสนามแม่เหล็ก รังสีที่แผ่ออกมาใน scan horn จะผ่านโลหะบางๆ พวก ทิทาเนียม อัลลอยด์ อลูมิเนียม อัลลอยด์ หรือ สแตนเลส สตีล ความหนาประมาณ 25 - 50 ไมครอน

### ประสิทธิภาพของรังสีที่ช่วยในการคั่งกึ่ง ขึ้นอยู่กับ

1. ชนิดของรังสี ถ้าเป็นรังสีแกมมาจะเกิดปฏิกิริยาทั่วทั้งชิ้นงาน ส่วน EB จะเกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่ผิวหน้าเท่านั้น
2. ลักษณะวิทยาของพอลิเมอร์ ถ้าพอลิเมอร์มีส่วนที่ไม่เป็นผลึกอยู่มาก จะเกิดพันธะเชื่อมโยงมาก แต่ถ้าพอลิเมอร์มีส่วนที่เป็นผลึกอยู่มากก็จะเกิดการย่อยสลายได้มากกว่า
3. ปริมาณออกซิเจน ถ้ามีปริมาณออกซิเจนอยู่ในพอลิเมอร์ หรือในขณะฉายรังสี การควบคุมปฏิกิริยาให้เป็นตามต้องการจะทำได้ยาก

ในทางอุตสาหกรรมไม่นิยมใช้รังสีเบต้า หรือรังสีแอลฟา แต่จะนิยมใช้ EB หรือรังสีแกมมาจาก  $^{60}\text{Co}$   $\gamma$ -ray เพื่อให้เกิดอนุมูลอิสระ และได้ปฏิกิริยาตามต้องการ แต่จะนิยมใช้ EB มากกว่า เพราะรังสีแกมมามีราคาสูงและอันตรายกว่า

### ข้อดีของการใช้รังสีในการกระตุ้นวัสดุ

1. สามารถใช้กับวัสดุได้ทุกสถานะ ไม่ต้องเปลี่ยนสภาพก่อนทำปฏิกิริยา
2. หลังการฉายรังสีแล้ว จะไม่มีปริมาณรังสีตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่ได้
3. ไม่มีสารปนเปื้อนตกค้าง ซึ่งจะต่างกับการใช้ความร้อน เพราะการใช้ความร้อน จะมีการปนเปื้อนของสารเคมีตกค้างในพอลิเมอร์

### หน่วยของรังสี

การวัดปริมาณรังสีที่วัสดุดูดกลืนเข้าไปเรียกว่า Absorbed dose จะวัดเป็น electron volt หรือ 'rad' แต่ถ้าเป็น SI unit จะใช้ว่า 'gray' โดย

- $$1 \text{ rad} = \text{ปริมาณ eV ที่วัสดุดูดกลืนเข้าไปต่อ } 1 \text{ กรัมของวัสดุ}$$
- $$1 \text{ gray (Gy)} = 1 \text{ J/Kg} = 100 \text{ rad}$$

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ของ  $^{60}\text{Co}$   $\gamma$ -ray และ Electron beam

$^{60}\text{Co}$ $\gamma$ -ray	Electron beam
1. การทะลุทะลวงสูง 1MeV ไปไกลถึง 43.2 cm (High penetration)	1. การทะลุทะลวงต่ำ 1MeV ไปไกล 0.33 cm (Low penetration)
2. ราคาแพง แต่ไม่ต้องการการดูแลรักษา มาก (High reliability)	2. ต้องดูแลรักษามาก และสม่ำเสมอ (Periodic maintenance required)
3. ให้รังสีอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ (Continuous radiation)	3. สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้ตามต้องการ (Can be turned off)
4. ความเข้มต่อเวลาค่ำ (Low dose rate)	4. ในเวลาที่เท่ากัน การใช้ EB จะได้อิเล็กตรอนมากกว่า (High dose rate)
5. เกิดปฏิกิริยากับวัสดุได้ช้ากว่า EB	5. เกิดปฏิกิริยากับวัสดุได้เร็วกว่ารังสีแกมมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การปรับปรุงสภาพผิวของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์โดยวิธีการต่อกิ่ง จะทำให้สมบัติของพอลิเมอร์เปลี่ยนไป เช่น ความสามารถในการดูดซึมน้ำ, การแลกเปลี่ยนไอออน, การจับไอออนของพอลิเมอร์ เทคนิคที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน คือ การใช้รังสี  $^{60}\text{Co}$   $\gamma$ -ray เนื่องจากมีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีชนิดอื่นๆ

#### การต่อกิ่ง (Grafting)

1. เป็นวิธีการที่พลาสติก (อินทรีย์สาร) เกิดพันธะกับวัสดุทั้งที่เป็นอินทรีย์วัตถุ และอนินทรีย์วัตถุ ซึ่งอยู่ในรูปฟิล์ม, เส้นใย ฯลฯ
2. เป็นวิธีทำให้วัสดุ 2 ชนิดที่ต่างกัน สามารถผสมกลมกลืนกันได้โดยใช้วัสดุ (พอลิเมอร์) ตัวที่ 3 เป็นตัวเชื่อม (ลักษณะนี้คล้ายกับสบู่ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ละลายได้ในไขมันและน้ำ)

#### พอลิเมอร์ร่วมที่เกิดจากการต่อกิ่ง (Grafting copolymer)

ประกอบด้วยพอลิเมอร์ 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นโซ่หลัก และพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งต่อออกมาเป็นโซ่กิ่งการต่อของพอลิเมอร์ที่เกิดผ่านอนุมูลอิสระ, ไอออนบวก หรือไอออนลบ

#### พอลิเมอร์ร่วมที่เกิดจากการต่อกิ่งโดยการฉายรังสี

(Radiation-induced graft copolymerization)


เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ทำให้มอนอเมอร์ ต่อเชื่อมบนพอลิเมอร์หลัก ซึ่งหลังจากมอนอเมอร์เข้าไปแล้วนั้น อาจเกิดการพอลิเมอร์เชนซ์ต่อไป มอนอเมอร์อาจเป็นของเหลวบริสุทธิ์, ไอ หรือ ละลายในตัวทำละลายอยู่ในรูปสารละลาย

เทคนิคที่ใช้ในปัจจุบันมี 3 วิธี ได้แก่

1. Preirradiation Procedure
2. Peroxidation Processes
3. Simultaneous Methods

#### 1. Preirradiation Procedure


วิธีนี้จะเป็นการฉายรังสีให้กับพอลิเมอร์หลัก (PH) ก่อน ในสุญญากาศ หรือก๊าซเฉื่อย เพื่อให้เกิดอนุมูลอิสระที่เสถียรพอที่จะทำปฏิกิริยากับมอนอเมอร์ (M) ที่อุณหภูมิห้อง กลไกของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือ




วิธีนี้ยังอาจแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท ตามชนิดของ active site ดังนี้

1.1) Peroxides : เป็นการฉายรังสีพอลิเมอร์หลักในขณะที่มีออกซิเจน วิธีนี้มีข้อดีคือ สะดวกเพราะไม่ต้องกำจัดออกซิเจน และชีวิตของเปอร์ออกไซด์อยู่ได้นาน เปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะมี 2 แบบ คือ

- Diperoxides



หรือ



- Hydroperoxides



หรือ



1.2) Trapped radicals : เป็นการฉายรังสีพอลิเมอร์หลักที่อุณหภูมิต่ำขณะที่ไม่มีออกซิเจน อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจะถูกจับอยู่ในพอลิเมอร์ จากนั้นเติมมอนอเมอร์ลงไป วิธีนี้จะทำให้เกิดโซโมพอลิเมอร์น้อย แต่ชีวิตของอนุมูลอิสระจะสั้น จะเหลืออยู่เพื่อเกิดปฏิกิริยาการค่อกิ่งได้น้อย โดยเฉพาะถ้าพอลิเมอร์นั้นเป็นอสัณฐาน


**2. Peroxidation Process**

วิธีนี้จะเป็นการฉายรังสีพอลิเมอร์หลักในอากาศหรือออกซิเจน ทำให้เกิดเปอร์ออกไซด์และควมคุมรักษาให้อยู่ในสภาพนี้ เพื่อทำปฏิกิริยากับมอนอเมอร์ซึ่งละลายในตัวทำละลาย หรือเป็นมอนอเมอร์บริสุทธิ์ โดยทำปฏิกิริยากันในขณะที่มีออกซิเจน หรือในสุญญากาศและค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิทีละน้อย เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการค่อกิ่ง ข้อดีของวิธีนี้คือสามารถเก็บสารมัธยันตร์ของเปอร์ออกไซด์พอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นไว้ได้นานก่อนนำไปทำปฏิกิริยา กลไกที่เกิดขึ้นคือ




**3. Simultaneous Method**

วิธีการนี้ พอลิเมอร์หลักจะถูกฉายรังสีพร้อมๆ กับสัมผัสโดยตรงกับมอนอเมอร์ ซึ่งอยู่ในสถานะไอ ของเหลว หรือสารละลาย การค่อกิ่งเกิดผ่านกลไก คือ



ซึ่งอาจเกิดผ่านกลไก Cationic grafting ได้ด้วย เช่น



โดยทั่วไป จะเกิดผ่านอนุมูลอิสระ เมื่อพิจารณาวิธี simultaneous จะพบว่า จะเกิดโซโมพอลิเมอร์เสมอ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็มีกรณีค้นคว้าพบว่า การเติมสไตรีน เป็นพอลิเมอร์ร่วม สามารถช่วยลดการเกิดโซโมพอลิเมอร์ได้

ข้อดีของวิธีนี้ คือ ทั้งพอลิเมอร์หลักและมอนอเมอร์ถูกฉายรังสีพร้อมๆ กัน ดังนั้นจึงเกิดห้วงอวกาศขึ้นทั้ง 2 ส่วน ปริมาณรังสีที่ใช้จึงต่ำกว่า 2 วิธีแรก และวิธีนี้จะเหมาะกับพอลิเมอร์หลักที่ไวต่อรังสี

การนำ Radiation-induced grafted materials ไปใช้ มี 2 ลักษณะ คือ

### 1. General process ได้แก่

- การปรับปรุงเพื่อใช้ทำ battery separator ชนิดใหม่
- การทำ cationic / anionic grafting เพื่อใช้เป็น ion-exchange resin
- การใช้เทคนิค radiation graft copolymerization เพื่อสร้างเมมเบรนที่มีลักษณะพิเศษ
- ใช้พัฒนาเส้นใยสังเคราะห์, ขนสัตว์ หรือผ้า ในด้านสมบัติการป้องกันไฟ, การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, การต้านทานไฟฟ้า, การย้อมสีติดได้ง่าย หรือการไม่ยึดติดสิ่งสกปรก
- ใช้ในด้าน Biological field โดยการตรึง Bioactive materials เช่น ยา, enzymes หรือ antibodies

2. Curing reaction: รังสีทำให้เกิดการแห้งตัวอย่างรวดเร็วของฟิล์มที่มี oligomer/ monomer ผสมอยู่ และเกิดพันธะเชื่อมโยง ดังนั้น การเลือก multifunctional acrylate monomer ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความเร็วในการ cure ปัจจุบันนิยมใช้ EB ฉายลงบนวัสดุบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเคลือบผิว เพื่อให้หมึกหรือสีติดบนพลาสติกได้แน่น และแห้งเร็ว สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอให้สีแห้ง

### ผลของรังสีที่มีต่อพอลิเมอร์หลัก

- การขาดของสายโซ่ (Chain scission) เช่น PMMA, Polyisobutylene
- การเกิดการเชื่อมโยง (Crosslinking) เช่น PS และ PE

กลไกการเกิดปฏิกิริยาการแข่งขัน โดยมีหลักสังเกตว่าพอลิเมอร์ที่มีหมู่ข้างเคียงอยู่ 1 ข้าง หรือ H อยู่ 1 อะตอม มีแนวโน้มเกิดการเชื่อมโยง มากกว่า การขาดของสายโซ่

ที่อุณหภูมิต่ำกว่า  $T_g$  ของพอลิเมอร์นั้นๆ จะเกิดอนุมูลอิสระที่เสถียรเป็นจำนวนมาก การเชื่อมโยงจะเกิดได้ยาก แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงกว่า  $T_g$  การเชื่อมโยงจะเกิดได้มากขึ้น แม้กระทั่งพอลิเมอร์ที่ปกติเกิดการขาดของสายโซ่ได้มากที่อุณหภูมิต่ำกว่า  $T_g$  หากเพิ่มอุณหภูมิขึ้น ปฏิกิริยาการเชื่อมโยง จะกลายเป็นปฏิกิริยาหลัก

- ผลที่มีต่อความหนาแน่น และความเป็นผลึก

เมื่อฉายรังสีให้พอลิเอททิลีน ความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดพันธะเชื่อมโยง จนกระทั่งปริมาณรังสีสูงถึงค่าหนึ่ง หลังจากนั้นความหนาแน่นก็จะคงที่ ซึ่งหมายถึงความเป็นผลึกสูงสุดของพอลิเอททิลีน เมื่อนำพอลิเอททิลีนมาทำการศึกษาโครงสร้างผลึกด้วย X-ray diffractometer พบว่า XRD pattern ของพอลิเอททิลีนไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ของพีค นั้นคือ รังสีไม่มีผลต่อโครงสร้างผลึก แต่ความสูงของพีคลดลง แสดงว่าเกิดการเพิ่มขึ้นของส่วนที่เป็นอสัณฐาน (amorphous halo) (นอกจากนี้ความเป็นผลึกจะลดลงถ้าเกิดการเชื่อมโยง) มีการทดลองพบว่ารังสีแกมมา จะทำให้เกิดการเชื่อมโยง ในพอลิเอททิลีนที่มีความเป็นผลึกต่ำได้มากกว่า พอลิเอททิลีนที่มีความเป็นผลึกสูง

สำหรับความหนาแน่นของพอลิพรอพิลีนเมื่อได้รับการฉายรังสีจะลดลง จนกระทั่งถึงปริมาณรังสีค่าหนึ่งหลังจากนั้นความหนาแน่นจะสูงขึ้น ซึ่งต่างจากพอลิเอททิลีนแสดงว่าตอนแรกเกิดการขาดของสายโซ่ ซึ่งมีผลต่อความเป็นระเบียบของสายโซ่พอลิเมอร์ใน solid phase และหลังจากนั้นในช่วงหลังปฏิกิริยาการเชื่อมโยง จะโยงโซ่พอลิเมอร์เข้ามาใกล้กัน ทำให้ความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อนำมาวัดด้วย X-ray diffractometer พบว่าโครงสร้างของผลึกของพอลิพรอพิลีนไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะฉายรังสีสูง แต่จากการนำไปวัด DSC (Differential scanning calorimeter) พบว่า มีการลดลงของความเป็นผลึก

องศาความเป็นผลึกซึ่งหาได้จากพื้นที่ใต้ endothermic curve ใน DSC pattern จะลดลงเมื่อฉายรังสีให้พอลิเมอร์ ไม่ว่าจะที่อุณหภูมิห้องหรือที่อุณหภูมิสูงกว่า นอกจากนี้ พอลิเมอร์ที่ผ่านการฉายรังสีเมื่อนำมาทำให้หลอมเหลว และทำให้เย็นอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้จะเกิดผลึกได้ยากเพราะพันธะเชื่อมโยงขัดขวางการจัดเรียงตัวของพอลิเมอร์ในโมเลกุล ด้วยเหตุนี้ องศาความเป็นผลึกจะลดลงมาก

- ผลที่มีต่ออุณหภูมิการหลอมเหลว ( $T_m$ ) และอุณหภูมิการตกผลึก ( $T_c$ )

อุณหภูมิการหลอมเหลว และอุณหภูมิการตกผลึก จะลดลง เพราะรังสีก่อให้เกิดการขาดของสายโซ่ ซึ่งบางครั้งเกิดโซ่กิ่งซึ่งขัดเป็นจุดค้อยของพอลิเมอร์ อุณหภูมิการหลอมเหลวลดลงตามความเข้มข้นของรังสีที่เพิ่มขึ้น และจะหยุดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเชื่อมโยง ในกรณีฉายรังสีที่ความเข้มข้นสูง และในสุญญากาศจะมีการเกิดการเชื่อมโยงมาก เมื่อนำพอลิเมอร์มาหลอมจะไม่หลอม เพียงแต่เกิดการเปลี่ยนสภาพคล้ายยาง คืออ่อนตัว เพราะพันธะเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นยึดโซ่พอลิเมอร์ไว้ไม่ให้แยกจากกัน

### ปัจจัยที่มีผลต่อการตอ้ก

จากการทดลองที่มีการศึกษา และสรุปผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการตอ้กโดยการใช้รังสี ซึ่งสามารถสรุปผลต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

#### 1. ปริมาณความเข้มข้นของรังสีที่ฉาย (Dose)

จากการตอ้กโดยการใช้รังสีแกมมา ซึ่งเป็นรังสีที่มีพลังงานทะลุทะลวงสูง พลังงานของรังสีจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระทั่วทั้งแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ จากผลการทดลองที่มีมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการเชิงงานเพื่อการศึกษาค้นคว้า เมื่อนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปรากฏว่า เมื่อปริมาณความเข้มข้นของรังสีสูงขึ้น จะมีผลทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่บริเวณแผ่นฟิล์มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีแนวโน้มทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้นเช่นกัน

ปริมาณความเข้มข้นของรังสีที่เพิ่มขึ้น นอกจากจะทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้นแล้ว ยังมีผลทำให้อัตราการต่อกิ่งสูงขึ้นอีกเช่นกัน เนื่องมาจากความเข้มข้นของรังสีที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระบนแผ่นฟิล์มหรือพอลิเมอร์หลักมากขึ้น และเกิดกระจายทั่วทั้งแผ่นฟิล์ม ซึ่งเป็นผลทำให้อัตราการต่อกิ่งสูงขึ้น

## 2. เวลาในการทำปฏิกิริยา (Reaction time)

เมื่อเวลาในการทำปฏิกิริยาระหว่างแผ่นฟิล์มที่เกิดอนุมูลอิสระ กับมอนอเมอร์เพิ่มขึ้นในช่วงแรก เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งจะมีอัตราการสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีอนุมูลอิสระอยู่จำนวนมาก ต่อจากนั้นเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งจะค่อยๆ คงที่ในช่วงหลัง เพราะจำนวนอนุมูลอิสระที่ไม่ได้เกิดปฏิกิริยากับมอนอเมอร์ จะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งคงที่

## 3. ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ (Monomer concentration)

เมื่อความเข้มข้นของมอนอเมอร์เพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเข้มข้นของมอนอเมอร์ที่เพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้กลไกการเกิดปฏิกิริยาในขั้นการแผ่ขยายสายโซ่ (Propagation) เพิ่มขึ้น แสดงว่าสายโซ่ของพอลิเมอร์ที่ต่อกิ่งบนแผ่นฟิล์มมีความยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้น

แต่ถ้าเพิ่มความเข้มข้นของมอนอเมอร์ให้สูงขึ้นเรื่อยๆ กลับทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งลดลง อาจเนื่องมาจากความเข้มข้นที่สูงขึ้น จะทำให้ระบบมีความหนืดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลทำให้การกระจายตัวของมอนอเมอร์ลดลง นอกจากนั้นอาจเป็นผลมาจากความสามารถในการละลายของมอนอเมอร์ในแผ่นฟิล์มหรือพอลิเมอร์หลักลดลง เพราะเมื่อความเข้มข้นของมอนอเมอร์เพิ่มขึ้นจะทำให้ความสามารถในการแทรกตัวของมอนอเมอร์เข้าไปยังส่วนที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาของพอลิเมอร์หลักลดลง และอาจเกิดการรวมตัวกันเองของมอนอเมอร์กลายเป็นไฮโมพอลิเมอร์

## 4. ปริมาณของ Mohr's salt

Mohr's salt คือ เกลือของโลหะที่มี Valency electron จำนวนมาก ได้แก่  $\text{Cu}^{3+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$  และ  $\text{Fe}^{2+}$  ซึ่งโลหะดังกล่าวสามารถ Oxidized หรือ Reduced หมู่ Hydroxy ได้ หรือ กำจัดตัวริเริ่มในการเกิดไฮโมพอลิเมอร์ แสดงว่า Mohr's salt มีผลในการลดการเกิดไฮโมพอลิเมอร์

จากผลการทดลองที่ผ่านมาพบว่า เมื่อปริมาณความเข้มข้นของ Mohr's salt เพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งลดลง เพราะนอกจากการกำจัด radical โดยไอออนของโลหะจาก Mohr's salt แล้ว ไอออนดังกล่าวยังสามารถเกิดปฏิกิริยากับพอลิเมอร์หลักในขั้นการแผ่ขยายสายโซ่ ทำให้สายโซ่ของพอลิเมอร์หลักตาย จึงมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งลดลง จากผลดังกล่าวอาจเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

1. Peroxide decomposition.



2. Propagation.



นอกจากผลที่มีต่อเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งแล้ว Mohr's salt ยังมีผลต่ออัตราการต่อกิ่ง โดยเมื่อปริมาณความเข้มข้นของ Mohr's salt เพิ่มขึ้น อัตราการต่อกิ่งจะลดลง และสายโซ่ของพอลิเมอร์ที่ต่อกิ่งบนแผ่นฟิล์มหรือพอลิเมอร์หลักสั้นลง นอกจากนั้น Mohr's salt ยังมีผลในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งเมื่อใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ในการเพิ่มความเข้มข้นของรังสีในระบบที่มีการใส่ Mohr's salt จะได้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งที่สูงกว่าระบบที่ไม่มีสารใส่ Mohr's salt

5. ผลของอุณหภูมิ (Temperature)

เมื่ออุณหภูมิในระหว่างการทำปฏิกิริยาเพิ่มสูงขึ้น จะมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากความร้อนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้การกระจายตัวของมอนอเมอร์ดีขึ้น และลดความหนืดของสารละลาย ทำให้มอนอเมอร์สามารถแทรกตัวเข้าไปทำปฏิกิริยากับหมู่ที่ว่องไวในพอลิเมอร์หลักได้ดี จึงทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น เวลาในช่วงการเพิ่มอุณหภูมิ ถ้าเพิ่มมากขึ้นก็จะให้ผลเช่นเดียวกับ การเพิ่มอุณหภูมิ

6. ผลของกรด

นอกจากตัวแปรต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีผลของสารตัวเติมอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใส่ลงในระบบของการต่อกิ่งโดยใช้รังสี นั่นก็คือ การเติมกรดลงไปในระบบ โดยกรดจะทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้น เนื่องจากจะไปลดความสามารถในการละลายของมอนอเมอร์ในสารละลายซึ่งมีความเป็นกรดสูงขึ้น จึงเป็นผลให้มอนอเมอร์เข้าไปแทรกตัวในพอลิเมอร์หลักและเกิดปฏิกิริยากับหมู่ที่ว่องไวในพอลิเมอร์หลักได้ดีขึ้น ทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเพิ่มปริมาณกรด ก็จะยิ่งทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้น

ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมของวัสดุพอลิเมอร์ ที่ใช้กระบวนการฉายรังสี

ผลิตภัณฑ์	หมายเหตุ
Cross-linked wire and cable	Heat and chemical resistant insulation
Foamed polyethylene	
Heat shrinkable tubing and sheets	Food packaging, insulation, protection for corrosion
Curing of surface coating for wood panel, paper, roof tile, steel plate, gypsum tile, overcoat of printing, floppy disks and screen printing	Energy saving, environmentally friendly processing. Better quality products.
Adhesive tapes	Curing of silicone coatings
Wood-plastic composites	Abrasion resistant, water resistant
Polymer flocculants	High molecular weight products
Automobile tires	Cross-linking of rubber
Teflon powder	Decomposition of used teflon
Contact lenses	Hydrogels
Water absorbents	Disposable diapers, etc.
Deodorant fiber	By radiation grafting
Cross-linked polyurethane	Cable insulation for antilock brake sensor
Cross-linked nylon	Heat and chemical resistant
Battery separators	AAo grafted polyethylene
Wound dressing	Hydrogels by crosslinking or grafting
Super heat resistant SiC fiber	Metal and ceramic composites, semi-commercial plant

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 3** ตัวอย่างการนำพอลิเมอร์มาปรับปรุงด้วยวิธีการต่อกิ่ง

พอลิเมอร์	มอนอเมอร์	การประยุกต์ใช้
PP fibers and PE hollow fibers	acrylonitrile	ทำ Fibrous Adsorbent containing Amino xime gr. สำหรับ Uranium recovery from Sea Water
PP	acrylamide	ปรับปรุงสมบัติ -hydrophilic -electric resistance ทำ biomaterials
PE film	acrylic acid ethylene glycol acrylate	ทำ ion exchange membranes ทำ battery separators ปรับปรุง biocompatibility of biomedical material
PU film	acrylamide และ dioxymethylmethacrylate	ทำ wound dressing
LDPE	vinyl acetate acrylic acid	ทำ Reverse osmosis membrane
Silk Protein	acrylonitrile	ทำให้การฟอกสีและการย้อมติดสีดีขึ้น
PE	methacrylic acid	ปรับปรุงสมบัติการต้านทานไฟฟ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4 สมบัติทางกายภาพของพอลิอะครีเลต

Polymer	Density at 25 <sup>o</sup> C, g/ml	Glass-transition temperature, °C	Brittle point	Vicat softening point, °C
Polymethyl acrylate	1.07	8	4	1
Poly(n-butyl acrylate)	-	-54	-44	-
Poly(2-ethylhexyl acrylate)	-	-55	-	-

พอลิเมอร์แต่ละชนิด จะสามารถละลายในตัวทำละลายต่างชนิดกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความ  
แรงของตัวทำละลาย และค่า Solubility Parameter ดังแสดงในตารางที่ 5 , 6 , 7 และ 8

ตารางที่ 5 Solvents and Non-solvent

Polymer	Solvents	Non-solvents
General	aromatic hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons, THF, esters, ketones.	aliphatic hydrocarbons, hydrogenated naphthalenes, diethyl ether
Poly(methyl acrylate)	see general, and dimethyl tetrahydrofuran, glycolic ester ethers, phosphorus trichloride	methanol, ethanol, 2-alkoxy ethanols, carbon tetrachloride
Poly(ethyl acrylate)	see general, and methanol, ethanol, butanol, dimethyl tetrahydrofuran, glycol ether	aliphatic alcohols C <sub>≥</sub> 5, cyclohexanol, tetrahydrofurfuryl alcohol
Poly(butyl acrylate)	see general, and turpentine, butanol	methanol, ethanol, cyclohexyl acetate, ethyl acetate

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 6 Solvents for (Semi-) rigid-rod aromatic polymers

Solvents	For (S-)R-R Acrylates
Very strong	Trifluormethane sulphonic acid
Strong	p-Chlorophenol p-Chlorophenol/tetrachloroethane p-Chlorophenol/o-dichlorobenzene p-Chlorophenol/tetrahydrofuran/phenol Phenol/tetrachloroethane 60/40 Trifluoroacetic acid/methylene chloride 60/40 or 30/70 Pentafluoro-phenol p-Fluoro phenol 1,3-Dichloro,1,3,3 tetrafluoro acetone hydrate (=DCTFAH) DCTFAH/perchloroethylene 50/50 DCTFAH / TFA / methylene chloride / perchloroethylene 25/15/35/25
Weak	Trifluoroacetic acid (=TFA) Tetrachloroethane N,N-Dimethyl formamide

ตารางที่ 7 Solubility Parameters of Solvents<sup>a</sup>

Poor	$\delta$	Moderate	$\delta$	Good	$\delta$
n-hexane	7.4	ethyl ether	7.4	2-ethylhexanol	9.5
toluene	8.9	ethyl acetate	9.1	n-butanol	11.4
ethylene dichloride	9.8	2-butanone	9.3	dimethylformamide	12.1
acetonitrile	11.9	2-methoxyethanol	10.8	ethanol	12.7
nitromethane	12.7	ethylene carbonate	14.7	water	23.4

<sup>a</sup> Grouped by degree of hydrogen bonding.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 8 Solubility Parameters and Solubility Ranges of Polymers


Polymer of	Calcd $\delta$	Observed $\delta$	Solubility ranges, $\delta$ , degree of hydrogen bonding		
			Poor	Moderate	Good
methyl acrylate	9.7	10.15	$10.8 \pm 1.9$	$12.0 \pm 2.8$	-
ethyl acrylate	9.2	9.4	$10.6 \pm 2.0$	$10.4 \pm 3.0$	10.5
butyl acrylate	8.7	9.05	$9.2 \pm 1.8$	$8.7 \pm 1.3$	11.5

ตารางที่ 9 แสดงสมบัติต่างๆ ของมอนอเมอร์ทั้ง 3 ชนิด


มอนอเมอร์	สูตร โมเลกุล	น้ำหนัก โมเลกุล	จุดเดือด ( $^{\circ}\text{C}$ )	ความ หนาแน่น	ดัชนีหักเห
Methyl acrylate	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$	86.09	78-81	0.956	1.401
Butyl acrylate	$\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2$	128.17	145-146	0.898	1.418
2-Ethyl hexyl acrylate	$\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2$	184.28	213-215	0.884	1.435

รูปแสดงสูตรโครงสร้างของมอนอเมอร์


1. Methyl acrylate



2. Butyl acrylate



3. 2-Ethyl hexyl acrylate



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### การดำเนินการวิจัย

#### สารเคมีและอุปกรณ์

1. แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน
2. ไวนิลมอนอเมอร์ ได้แก่
  - 2.1 Methyl acrylate
  - 2.2 Butyl acrylate
  - 2.3 2-Ethyl hexyl acrylate
3. ตัวทำละลาย เมทานอล
4. Mohr's salt ( $\text{FeSO}_4$ )
5. เครื่องกำเนิดรังสี  $^{60}\text{Co}$   $\gamma$ -ray



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## วิธีการทดลอง

### 1. การดองด้วยวิธี Peroxidation

#### 1.1 การเตรียมสารละลายมอโนเมอร์

- 1) เติมนอนอเมอร์ 20 มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตร 100 มิลลิลิตร
- 2) เติมสารละลาย Mohr's salt 0.05%wt จำนวน 5 มิลลิลิตร (เตรียมโดยชั่ง  $\text{FeSO}_4 \cdot 1.0021$  กรัม ละลายในเมทานอล 100 มิลลิลิตร)
- 3) ปรับปริมาตรด้วยเมทานอลจนครบ 100 มิลลิลิตร
- 4) เก็บไว้ในน้ำแข็ง (อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส)

#### 1.2 การฉายรังสี

- 1) เตรียมแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ขนาด 4 ซม. x 10 ซม. 6 แผ่น แช่อะซิโตน 2 ชั่วโมง แล้วอบให้แห้ง
- 2) ชั่งน้ำหนักของแต่ละแผ่น แล้วใส่ในหลอดทดลอง 6 หลอด
- 3) นำแผ่นฟิล์มทั้งหมดไปฉายรังสี  $^{60}\text{Co}$   $\gamma$ -ray ที่มีอัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec โดยให้แต่ละหลอดมีปริมาณความเข้มของรังสีต่างกันคือ

หลอด A	10 kGy
หลอด B	20 kGy
หลอด C	30 kGy
หลอด D	40 kGy
หลอด E และ F	50 kGy

- 4) นำแผ่นฟิล์มที่ได้ในแต่ละหลอด ไปทำปฏิกิริยาโดยเทสารละลายมอโนเมอร์ที่เตรียมไว้ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอด แล้วปิดปากหลอดด้วยพาราฟิล์ม (เพื่อป้องกันปริมาณออกซิเจนที่มากเกินไป)
- 5) นำหลอดทดลองที่มีแผ่นฟิล์มอยู่ในสารละลายมอโนเมอร์ไปแช่ใน water bath ที่มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พร้อมกับกวนสารละลายตลอดเวลานาน 30 นาที
- 6) นำแผ่นฟิล์มออกมาล้างด้วยน้ำกลั่น
- 7) ทำตามขั้นตอนทุกหลอดยกเว้น หลอด B จะไม่นำแผ่นฟิล์มออกมาล้างน้ำกลั่น แต่จะแช่ทิ้งไว้ในสารละลายมอโนเมอร์ ประมาณ 2 วัน
- 8) นำแผ่นฟิล์มทั้งหมดมาล้างด้วยน้ำกลั่นอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำไปอบให้แห้ง
- 9) นำแผ่นฟิล์มไปชั่งน้ำหนัก แล้วคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การดอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**หมายเหตุ** เมื่อนำแผ่นฟิล์มมาทดสอบด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แล้ว ไม่พบว่ามีความผิดปกติเพิ่มขึ้นมา แสดงว่าการต่อกิ่งที่สภาวะต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ผล เพราะไม่สามารถควบคุมปริมาณออกซิเจนได้ จึงเปลี่ยนเป็นการต่อกิ่งด้วยวิธีการฉายรังสีแบบ Simultaneous

## 2. การต่อกิ่งด้วยวิธี Simultaneous

### 2.1 การเตรียมสารละลายมอนอเมอร์ (% โดยปริมาตร)

#### 2.1.1 สารละลายมอนอเมอร์ที่ไม่เติม Mohr's salt

- 1) เติมมอนอเมอร์ลงในขวดวัดปริมาตรแต่ละขวด (ตามความเข้มข้น)
- 2) ปรับปริมาตรด้วยเมทานอล จนมีปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร
- 3) ปิดขวดด้วยพาราฟิล์ม และแช่ไว้ในน้ำแข็ง (อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส)

#### 2.1.2 สารละลายมอนอเมอร์ เติม Mohr's salt (%wt)

- 1) เตรียมสารละลายมอนอเมอร์ตามข้อ 2.1.1
- 2) นำสารละลายมอนอเมอร์มาชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณหาปริมาณ Mohr's salt
- 3) เติม Mohr's salt ลงในสารละลายมอนอเมอร์ คนจนละลายหมด
- 4) ปรับปริมาตรด้วยเมทานอล
- 5) ปิดขวดด้วยพาราฟิล์ม และแช่ไว้ในน้ำแข็ง (อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส)

### 2.2 การฉายรังสี

#### 2.2.1 ศึกษาผลของปริมาณความเข้มของรังสีที่ฉาย คือ 2, 4, 8, 10, 15 และ 20 kGy

โดยใช้สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้น 80% โดยปริมาตร

- 1) ตัดแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนขนาด 4 ซม. x 10 ซม. แช่อะซิโตน 2 ชั่วโมง เพื่อล้างสารเคมีต่าง ๆ แล้วนำไปอบให้แห้ง
- 2) นำแผ่นฟิล์มที่แห้งไปชั่งน้ำหนัก แล้วใส่ลงในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ ตามลำดับ
- 3) เติมสารละลายมอนอเมอร์แต่ละชนิดที่เตรียมไว้ตามข้อ 2.1.1 ลงในหลอด หลอดละ 30 มิลลิลิตร
- 4) ทำการใส่ก๊าซออกซิเจนด้วยก๊าซไนโตรเจน ประมาณ 5 นาที
- 5) ปิดฝาหลอด แล้วพันทับด้วยพาราฟิล์ม เก็บไว้ในน้ำแข็ง (อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส)
- 6) นำไปฉายรังสี  $^{60}\text{Co}$   $\gamma$ -ray ที่มีอัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec โดย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- หลอดที่ 1 ปริมาณความเข้มของรังสีที่ฉาย 2 kGy
- หลอดที่ 2 ปริมาณความเข้มของรังสีที่ฉาย 4 kGy
- หลอดที่ 3 ปริมาณความเข้มของรังสีที่ฉาย 8 kGy
- หลอดที่ 4 ปริมาณความเข้มของรังสีที่ฉาย 10 kGy
- หลอดที่ 5 ปริมาณความเข้มของรังสีที่ฉาย 15 kGy
- หลอดที่ 6 ปริมาณความเข้มของรังสีที่ฉาย 20 kGy

7) ล้างโซโม่พอลิเมอร์ออก ด้วย Methylene chloride

8) นำฟิล์มที่ล้างโซโม่พอลิเมอร์ออกแล้ว ไปอบให้แห้ง แล้วชั่งน้ำหนัก เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง

หมายเหตุ หลังจากทำการทดลองแล้ว ปรากฏว่าเกิดโซโม่พอลิเมอร์จับกันเป็นก้อนล้างออกไม่ได้ แต่การฉายรังสีที่ 2 และ 4 kGy เกิดโซโม่พอลิเมอร์น้อยกว่า สามารถล้างออกได้บ้าง แสดงว่าความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์มากเกินไป จึงทำการปรับสถานะการทดลองใหม่เพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสม โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy เพราะคาดว่าสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดีกว่าปริมาณรังสีค่าอื่น

### 2.2.2 ศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 (% โดยปริมาตร) ต่อเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง ปริมาณรังสีที่ใช้ 4 kGy

การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ สารละลายมอนอเมอร์ที่ไม่เติม Mohr's salt และสารละลายมอนอเมอร์ที่เติม Mohr's salt

- 1) ตัดแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนขนาด 4 ซม. x 10 ซม. จำนวน 36 แผ่น นำไปแช่ในอะซิโตน 2 ชั่วโมงแล้วอบให้แห้ง
- 2) นำแผ่นฟิล์มที่แห้งแล้ว ไปชั่งน้ำหนัก ใส่ลงในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ ตามลำดับ
- 3) เติมสารละลายมอนอเมอร์ที่เตรียมไว้ตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 ลงในหลอด หลอดละ 30 มิลลิลิตร ตามลำดับ ดังนี้

หลอดที่ 1-6 เติมสารละลาย Methyl acrylate (ที่ไม่เติม Mohr's salt) ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50 และ 60% ตามลำดับ

หลอดที่ 7-12 เติมสารละลาย Butyl acrylate (ที่ไม่เติม Mohr's salt) ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50 และ 60% ตามลำดับ

หลอดที่ 13-18 เติมสารละลาย 2-Ethyl hexyl acrylate (ที่ไม่เติม Mohr's salt) ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50 และ 60% ตามลำดับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หลอดที่ 19-24 เติมสารละลาย Methyl acrylate (ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt) ความเข้มข้น 10 ,20 ,30 ,40 ,50 และ 60% ตามลำดับ

หลอดที่ 25-30 เติมสารละลาย Butyl acrylate (ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt) ความเข้มข้น 10 ,20 ,30 ,40 ,50 และ 60% ตามลำดับ

หลอดที่ 31-36 เติมสารละลาย 2-Ethyl hexyl acrylate (ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt) ความเข้มข้น 10 ,20 ,30 ,40 ,50 และ 60% ตามลำดับ

4) ทำการไล่ก๊าซออกซิเจนด้วยก๊าซไนโตรเจน ประมาณ 5 นาที

5) ปิดฝาหลอด แล้วพันทับด้วยพาราฟิล์ม เก็บไว้ในน้ำแข็ง (อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส)

6) นำไปฉายรังสี  $^{60}\text{Co}$   $\gamma$ -ray ที่มีอัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec โดยให้ปริมาณความเข้มของรังสีประมาณ 4 kGy

7) ล้างโซโมพอลิเมอร์ออก ด้วย Methylene chloride

8) นำฟิล์มที่ล้างโซโมพอลิเมอร์ออกแล้ว ไปอบให้แห้ง แล้วชั่งน้ำหนัก เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง

**หมายเหตุ** การแบ่งสารละลายออกเป็น 2 ชุด เพื่อเปรียบเทียบผลของ Mohr's salt ต่อเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง และการเกิดโซโมพอลิเมอร์ ปรากฏว่า เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งดีขึ้น และปริมาณโซโมพอลิเมอร์ลดลง

### 2.2.3 ศึกษาผลของความเข้มข้นของมอนอเมอร์ที่ 10 ,20 ,30 ,40 ,50 และ 60% โดยปริมาตร ต่อเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง ปริมาณรังสีที่ใช้ 2 kGy

การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ สารละลายมอนอเมอร์ที่ไม่เติม Mohr's salt และสารละลายมอนอเมอร์ที่เติม Mohr's salt

1) ตัดแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนขนาด 4 ซม. x 10 ซม. จำนวน 36 แผ่น นำไปแช่ในอะซิโตน 2 ชั่วโมงแล้วอบให้แห้ง

2) นำแผ่นฟิล์มที่แห้งแล้วไปชั่งน้ำหนัก ใส่งในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ ตามลำดับ

3) เติมสารละลายมอนอเมอร์ที่เตรียมไว้ตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 ลงในหลอด หลอดละ 30 มิลลิลิตร ตามลำดับ ดังนี้

หลอดที่ 1-6 เติมสารละลาย Methyl acrylate (ที่ไม่เติม Mohr's salt) ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50 และ 60% ตามลำดับ

หลอดที่ 7-12 เติมสารละลาย Butyl acrylate (ที่ไม่เติม Mohr's salt) ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50 และ 60% ตามลำดับ

หลอดที่ 13-18 เติมสารละลาย 2-Ethyl hexyl acrylate (ที่ไม่เติม Mohr's salt) ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50 และ 60% ตามลำดับ

หลอดที่ 19-24 เติมสารละลาย Methyl acrylate (ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt) ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50 และ 60% ตามลำดับ

หลอดที่ 25-30 เติมสารละลาย Butyl acrylate (ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt) ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50 และ 60% ตามลำดับ

หลอดที่ 31-36 เติมสารละลาย 2-Ethyl hexyl acrylate (ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt) ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50 และ 60% ตามลำดับ

4) ทำการไล่ก๊าซออกซิเจนด้วยก๊าซไนโตรเจน ประมาณ 5 นาที

5) ปิดฝาหลอด แล้วพันทับด้วยพาราฟิล์ม เก็บไว้ในน้ำแข็ง (อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส)

6) นำไปฉายรังสี  $^{60}\text{Co}$   $\gamma$ -ray ที่มีอัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec โดยให้ปริมาณความเข้มของรังสีประมาณ 2 kGy

7) ล้างโซโม่พอลิเมอร์ออก ด้วย Methylene ohloride

8) นำฟิล์มที่ล้างโซโม่พอลิเมอร์ออกแล้ว ไปอบให้แห้ง แล้วชั่งน้ำหนัก เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง

หมายเหตุ การทดลองนี้ทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง ระหว่างปริมาณความเข้มของรังสีที่ 2 และ 4 kGy เพื่อหาปริมาณรังสีที่ต่ำที่สุด และใช้พลังงานน้อยที่สุดที่ทำให้เกิดการต่อกิ่งได้ดี เพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมต่อไป พบว่า ที่ปริมาณความเข้มของรังสี 4 kGy จะเกิดการต่อกิ่งได้ดีกว่า

2.2.4 ศึกษาผลของปริมาณ Mohr's salt ต่อเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง โดยความเข้มข้นของ Mohr's salt คือ 0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.07 และ 0.1%wt ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ที่ใช้ 10 และ 40% โดยปริมาตร ปริมาณความเข้มของรังสี 4 kGy

1) ตัดแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนขนาด 4ซม.x 10ซม. จำนวน 36 แผ่น นำไปแช่ในอะซิโตน 2 ชั่วโมงแล้วอบให้แห้ง

2) นำแผ่นฟิล์มที่แห้งแล้วไปชั่งน้ำหนัก ใส่ลงในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ ตามลำดับ

3) เติมสารละลายมอนอเมอร์ ที่เตรียมไว้ตามข้อ 2.1.2 ลงไปหลอดละ 30 มิลลิลิตร ดังนี้

หลอดที่ 1-6 เติมสารละลาย Methyl acrylate 10% ความเข้มข้นของ Mohr's salt 0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.07 และ 0.1%wt ตามลำดับ

หลอดที่ 7-12 เติมสารละลาย Methyl acrylate 40% ความเข้มข้นของ Mohr's salt 0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.07 และ 0.1%wt ตามลำดับ

หลอดที่ 13-18 เติมสารละลาย Butyl acrylate 40% ความเข้มข้นของ Mohr's salt 0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.07 และ 0.1%wt ตามลำดับ

หลอดที่ 19-24 เติมสารละลาย Butyl acrylate 10% ความเข้มข้นของ Mohr's salt 0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.07 และ 0.1%wt ตามลำดับ

หลอดที่ 25-30 เติมสารละลาย 2-Ethyl hexyl acrylate 10% ความเข้มข้นของ Mohr's salt 0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.07 และ 0.1%wt ตามลำดับ

หลอดที่ 31-36 เติมสารละลาย 2-Ethyl hexyl acrylate 40% ความเข้มข้นของ Mohr's salt 0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.07 และ 0.1%wt ตามลำดับ

4) ทำการไล้ก๊าซออกซิเจนก๊าซด้วยไนโตรเจน ประมาณ 5 นาที

5) ปิดฝาหลอด แล้วพันทับด้วยพาราฟิล์ม เก็บไว้ในน้ำแข็ง (อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส)

6) นำไปฉายรังสี  $^{60}\text{Co}$   $\gamma$ -ray ที่มีอัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec โดยให้ปริมาณความเข้มของรังสีประมาณ 4 kGy

7) ล้างโซโมพอลิเมอร์ออก ด้วย Methylene chloride

8) นำฟิล์มที่ล้างโซโมพอลิเมอร์ออกแล้ว ไปอบให้แห้ง แล้วชั่งน้ำหนัก เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง

หมายเหตุ การทดลองนี้แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ 10 และ 40% โดยปริมาตร เพื่อศึกษาว่าระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ต่ำหรือสูง ความเข้มข้นของ Mohr's salt มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การตอ้งต่างกันหรือไม่

### 3. การคำนวณเปอร์เซ็นต์การตอ้ง

$$\text{เปอร์เซ็นต์การตอ้ง} = \{(W_g - W_o) / W_o\} \times 100$$

เมื่อ  $W_o$  = น้ำหนักแผ่นฟิล์มก่อนการตอ้ง

$W_g$  = น้ำหนักแผ่นฟิล์มที่ตอ้งแล้ว

### 4. การทดสอบการบวมตัวในสารละลายค่าง

นำแผ่นฟิล์มที่ทำการตอ้งแล้ว ไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 N เป็นเวลา 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง แล้วคำนวณเปอร์เซ็นต์การบวมตัว ตามสมการ

$$\text{เปอร์เซ็นต์การบวมตัว} = \{(W_a - W_g) / W_g\} \times 100$$

เมื่อ  $W_a$  = น้ำหนักของแผ่นฟิล์มที่บวมตัว

$W_g$  = น้ำหนักของแผ่นฟิล์มที่ตอ้งก่อนบวมตัว

### 5. การหาค่าองศาการตอ้งอิมตัว

$$G_m = G/M = (W_d - W_o) / (M W_o) = \{(W_d - W_o) / M\} \{1 / W_o\}$$

เมื่อ  $G_m$  = จำนวนโมลของมอนอเมอร์ที่เข้าไปตอ้งต่อหน้าหนักแผ่นฟิล์ม  
1 หน่วย

$M$  = น้ำหนักโมลกุลของมอนอเมอร์

$W_d - W_o$  = น้ำหนักของแผ่นฟิล์มที่เพิ่มขึ้น

**บทที่ 4**  
**ผลการวิจัย**



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 1** แสดงผลเปอร์เซ็นต์การค่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี 4 kGy.

มอนอเมอร์	ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ (%v/v)	น้ำหนักฟิล์มก่อนฉายรังสี (g)	น้ำหนักฟิล์มหลังฉายรังสี (g)	เปอร์เซ็นต์การค่อกิ่ง
Methyl acrylate	10	0.1737	0.1857	6.91
	20	0.1563	0.1990	27.32
	30	0.1644	0.2387	45.19
	40	0.1606	0.2269	41.28
	50	0.1705	0.1814	6.39
	60	0.1753	0.2517	43.58
Butyl acrylate	10	0.1806	0.2260	25.14
	20	0.1523	0.1762	15.69
	30	0.1682	0.1862	10.70
	40	0.1759	0.1799	2.27
	50	0.1775	0.2858	61.01
	60	0.1698	0.2417	42.34
2-ethyl hexyl acrylate	10	0.1563	0.1642	5.05
	20	0.1749	0.2177	24.47
	30	0.1732	0.3104	79.21
	40	0.1819	0.1938	6.54
	50	0.1608	-	-
	60	0.1667	0.2908	74.45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 2** แสดงผลเปอร์เซ็นต์การตอ่กึ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการตอ่กึ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt. โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี 4 kGy.

มอนอเมอร์	ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ (%v/v)	น้ำหนักฟิล์มก่อนฉายรังสี (g)	น้ำหนักฟิล์มหลังฉายรังสี (g)	เปอร์เซ็นต์การตอ่กึ่ง
Methyl acrylate	10	0.1777	0.1853	4.28
	20	0.1500	0.2071	38.07
	30	0.1618	0.2056	27.07
	40	0.1746	0.2575	47.48
	50	0.1536	0.2720	77.08
	60	0.1601	0.2641	64.96
Butyl acrylate	10	0.1773	0.1909	7.67
	20	0.1707	0.1932	13.18
	30	0.1576	0.2066	31.09
	40	0.1646	0.2436	48.00
	50	0.1640	0.2175	32.62
	60	0.1649	0.2981	80.78
2-ethyl hexyl acrylate	10	0.1760	0.1827	3.81
	20	0.1617	0.1747	8.04
	30	0.1539	0.1938	25.93
	40	0.1662	0.2290	37.79
	50	0.1491	0.2722	82.56
	60	0.1678	-	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 3** แสดงผลเปอร์เซ็นต์การตอ่กิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการตอ่กิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี 2 kGy.

มอนอเมอร์	ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ (%v/v)	น้ำหนักฟิล์มก่อนฉายรังสี (g)	น้ำหนักฟิล์มหลังฉายรังสี (g)	เปอร์เซ็นต์การตอ่กิ่ง
Methyl acrylate	10	0.1770	0.1832	3.50
	20	0.1515	0.1586	4.62
	30	0.1771	0.2182	23.21
	40	0.1662	0.2256	35.74
	50	0.1732	0.2409	39.09
	60	0.1696	0.2428	43.16
Butyl acrylate	10	0.1738	0.1722	-0.92
	20	0.1678	0.1723	2.68
	30	0.1546	0.1703	10.16
	40	0.1594	0.1877	17.75
	50	0.1682	0.2113	25.62
	60	0.1830	0.2306	26.01
2-ethyl hexyl acrylate	10	0.1773	0.1750	-1.30
	20	0.1670	0.1832	9.70
	30	0.1701	0.1766	3.82
	40	0.1701	0.1847	8.58
	50	0.1808	0.2216	22.57
	60	0.1733	0.2038	17.60

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 4** แสดงผลเปอร์เซ็นต์การค่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt. โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี 2 kGy.

มอนอเมอร์	ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ (%v/v)	น้ำหนักฟิล์มก่อนฉายรังสี (g)	น้ำหนักฟิล์มหลังฉายรังสี (g)	เปอร์เซ็นต์การค่อกิ่ง
Methyl acrylate	10	0.1754	0.1767	0.74
	20	0.1774	0.1955	10.20
	30	0.1786	0.2224	24.52
	40	0.1556	0.1557	0.06
	50	0.1817	0.2585	42.27
	60	0.1821	0.2684	47.39
Butyl acrylate	10	0.1860	0.1876	0.86
	20	0.1788	0.1864	4.25
	30	0.1521	0.1689	11.05
	40	0.1532	0.1872	22.19
	50	0.1478	0.1986	34.37
	60	0.1798	0.2370	31.81
2-ethyl hexyl acrylate	10	0.1726	0.1746	1.16
	20	0.1829	0.1824	-0.27
	30	0.1735	0.1812	4.44
	40	0.1777	0.1990	11.99
	50	0.1782	0.2035	14.20
	60	0.1839	0.2970	61.50

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 5** แสดงผลเปอร์เซ็นต์การค่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้น 10%v/v ที่เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี 4 kGy

มอนอเมอร์	ความเข้มข้นของ Mohr's salt (%wt)	น้ำหนักฟิล์ม ก่อนฉายรังสี (g)	น้ำหนักฟิล์ม หลังฉายรังสี (g)	เปอร์เซ็นต์ การค่อกิ่ง
Methyl acrylate	0.00	0.1750	0.1860	6.29
	0.01	0.1742	0.1875	7.63
	0.03	0.1731	0.1850	6.87
	0.05	0.1733	0.1919	10.73
	0.07	0.1712	0.1853	8.24
	0.10	0.1872	0.1975	5.50
Butyl acrylate	0.00	0.1705	0.1788	4.57
	0.01	0.1707	0.1756	2.87
	0.03	0.1743	0.1773	1.72
	0.05	0.1736	0.1774	2.19
	0.07	0.1772	0.1771	-0.06
	0.10	0.1704	0.1852	8.69
2-ethyl hexyl acrylate	0.00	0.1854	0.1819	-1.89
	0.01	0.1849	0.1865	0.86
	0.03	0.1723	0.2042	18.51
	0.05	0.1719	0.1890	9.95
	0.07	0.1783	0.1942	8.92
	0.10	0.1784	0.1918	7.51

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 6** แสดงผลเปอร์เซ็นต์การตอ่กึ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการตอ่กึ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้น 40%v/v ที่เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณความเข้มของรังสี 4 kGy

มอนอเมอร์	ความเข้มข้นของ Mohr's salt (%wt)	น้ำหนักฟิล์มก่อนฉายรังสี (g)	น้ำหนักฟิล์มหลังฉายรังสี (g)	เปอร์เซ็นต์การตอ่กึ่ง
Methyl acrylate	0.00	0.1757	0.2430	38.30
	0.01	0.1734	0.2576	48.56
	0.03	0.1799	0.2705	50.36
	0.05	0.1739	0.1946	11.90
	0.07	0.1782	0.2860	60.49
	0.10	0.1703	0.2652	55.72
Butyl acrylate	0.00	0.1810	0.2168	19.78
	0.01	0.1753	0.2471	40.96
	0.03	0.1771	0.2406	35.86
	0.05	0.1724	0.2333	35.32
	0.07	0.1833	0.2538	38.46
	0.10	0.1699	0.2355	38.61
2-ethyl hexyl acrylate	0.00	0.1681	0.1901	13.09
	0.01	0.1732	0.2084	20.32
	0.03	0.1792	0.3077	71.71
	0.05	0.1764	0.2887	63.66
	0.07	0.1731	0.3001	73.37
	0.10	0.1813	0.2072	14.29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 7** แสดงผลเปอร์เซ็นต์การคั่ง และองศาการคั่งอิมตัวของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการคั่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เดิมโดยใช้ความเข้มของรังสี 4 kGy.

มอนอเมอร์	ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ (%v/v)	เปอร์เซ็นต์การคั่ง	องศาการคั่งอิมตัว
Methyl acrylate	10	6.91	0.0987
	20	27.32	0.3900
	30	45.19	0.6460
	40	41.28	0.5900
	50	6.39	0.0910
	60	43.58	0.6234
Butyl acrylate	10	25.14	0.3591
	20	15.69	0.2243
	30	10.70	0.1530
	40	2.27	0.0322
	50	61.01	0.8725
	60	42.34	0.6050
2-ethylhexyl acrylate	10	5.05	0.0274
	20	24.47	0.1330
	30	79.21	0.4304
	40	6.54	0.0355
	50	-	-
	60	74.45	0.4046

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 8** แสดงผลเปอร์เซ็นต์การตอ่กึ่ง และองศาการตอ่กึ่งอิมตัวของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการตอ่กึ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt. โดยใช้ความ เข้มของรังสี 4 kGy.

มอนอเมอร์	ความเข้มข้นของ มอนอเมอร์ (%v/v)	เปอร์เซ็นต์ การตอ่กึ่ง	องศาการตอ่กึ่ง อิมตัว
Methyl acrylate	10	4.28	0.0498
	20	38.07	0.4426
	30	27.07	0.3148
	40	47.48	0.5521
	50	77.08	0.8963
	60	64.96	0.7553
Butyl acrylate	10	7.67	0.0599
	20	13.18	0.1029
	30	31.09	0.2429
	40	48.00	0.3749
	50	32.62	0.2548
	60	80.78	0.6311
2-ethylhexyl acrylate	10	3.81	0.0207
	20	8.04	0.0437
	30	25.93	0.1409
	40	37.79	0.2054
	50	82.56	0.4487
	60	-	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ ๑** แสดงผลเปอร์เซ็นต์การค่อกึ่ง และองศาการค่อกึ่งกีมตัว ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกึ่ง ด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ความเข้มของรังสี 2 kGy.

มอนอเมอร์	ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ (%v/v)	เปอร์เซ็นต์การค่อกึ่ง	องศาการค่อกึ่งอีมตัว
Methyl acrylate	10	3.50	0.0407
	20	4.62	0.0537
	30	23.21	0.2698
	40	35.74	0.4159
	50	39.09	0.4545
	60	43.16	0.5019
Butyl acrylate	10	-0.92	-0.0072
	20	2.68	0.0209
	30	10.16	0.0793
	40	17.75	0.1387
	50	25.62	0.2002
	60	26.01	0.2032
2-ethylhexyl acrylate	10	-1.30	-0.0071
	20	9.70	0.0527
	30	3.82	0.0208
	40	8.58	0.0466
	50	22.57	0.1227
	60	17.60	0.0957

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 10** แสดงผลเปอร์เซ็นต์การค่อกึ่ง และองศาการค่อกึ่งอิมตัวของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกึ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt โดยใช้ความเข้มของรังสี 2 kGy.

มอนอเมอร์	ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ (%v/v)	เปอร์เซ็นต์การค่อกึ่ง	องศาการค่อกึ่งอิมตัว
Methyl acrylate	10	0.74	0.0086
	20	10.20	0.1186
	30	24.52	0.2850
	40	0.06	0.0007
	50	42.27	0.4915
	60	47.39	0.5511
Butyl acrylate	10	0.86	0.0067
	20	4.25	0.0332
	30	11.05	0.0863
	40	22.19	0.1734
	50	34.37	0.2685
	60	31.81	0.2485
2-ethylhexyl acrylate	10	1.16	0.0063
	20	-0.27	-0.0015
	30	4.44	0.0241
	40	11.99	0.0652
	50	14.20	0.0772
	60	61.50	0.3342

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 11** แสดงผลเปอร์เซ็นต์การบวมตัวของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการตอ้งด้วย  
มอนอเมอร์ชนิดต่างๆ ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 N

ชนิดของมอนอเมอร์	น้ำหนักฟิล์มก่อน แช่ใน NaOH 0.1N (g)	น้ำหนักฟิล์มหลัง แช่ใน NaOH 0.1N (g)	เปอร์เซ็นต์การ บวมตัว
Methyl acrylate 50%v/v	0.0107	0.0108	0.9345
Butyl acrylate 60%v/v	0.0286	0.0930	225.17
2-Ethyl hexyl acrylate 50%v/v	0.0085	0.0090	5.8823

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 12 แสดงผลการศึกษา Differential Scanning Calorimeter (DSC) เพื่อหาค่าของ  $T_m$ ,  $T_c$ ,  $\Delta H_m$  และ  $\Delta H_c$  ของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการตอ้งด้วยมอนอเมอร์ต่างๆ และฉายรังสีที่ปริมาณรังสี 4 kGy

สารละลายมอนอเมอร์		ไม่เติม Mohr's salt				เติม Mohr's salt 0.05%wt			
ชนิดของมอนอเมอร์	ความเข้มข้น (%v/v)	$T_m$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	$T_c$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	$\Delta H_m$	$\Delta H_c$	$T_m$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	$T_c$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	$\Delta H_m$	$\Delta H_c$
PP	-	158.4	120.6	26.205	30.105	-	-	-	-
Methyl acrylate	10	157.9	120.6	114.905	126.35	157.8	120.8	89.523	119.880
	20	157.9	116.5	89.813	86.053	158.8	116.0	50.852	51.112
	30	158.7	113.1	116.025	70.930	157.4	119.0	51.360	57.743
	40	157.6	116.3	29.241	37.396	156.3	116.6	48.167	69.707
	50	-	-	-	-	155.9	124.9	120.950	174.860
	60	-	-	-	-	156.9	117.8	50.667	51.590
Butyl acrylate	10	157.6	116.7	185.090	204.53	156.8	119.9	45.045	48.905
	20	158.4	112.7	104.41	101.437	158.8	116.6	69.103	90.940
	30	157.6	120.1	108.500	102.000	157.0	120.2	74.887	73.917
	40	158.4	116.7	83.263	65.900	157.3	119.0	63.790	66.658
	50	157.3	120.5	85.82	114.805	-	-	-	-
	60	157.8	120.4	273.900	277.450	156.3	119.2	26.674	39.610

สารละลายมอนอเมอร์		ไม่เติม Mohr's salt				เติม Mohr's salt 0.05%wt			
ชนิดของมอนอเมอร์	ความเข้มข้น (%v/v)	T <sub>m</sub> (°C)	T <sub>c</sub> (°C)	ΔH <sub>m</sub>	ΔH <sub>c</sub>	T <sub>m</sub> (°C)	T <sub>c</sub> (°C)	ΔH <sub>m</sub>	ΔH <sub>c</sub>
2-Ethyl hexyl acrylate	10	158.2	121.0	91.407	103.973	157.9	120.0	186.940	185.020
	20	157.4	117.2	90.333	99.807	157.8	120.3	206.33	222.950
	30	155.4	118.9	48.340	64.025	156.3	119.6	38.810	46.497
	40	156.4	116.5	52.747	65.323	157.5	119.0	67.035	72.283
	50	156.4	119.3	123.72	149.650	156.3	118.2	56.983	70.263
	60	-	-	-	-	-	-	-	-

### ผลการทดลองโดยใช้เครื่อง FTIR

จากสเปกตรัม FTIR ของแผ่นฟิล์มที่ผ่านการตอ่กิ่งด้วยอนุพันธ์ของอะไครเลท พบหมู่ฟังก์ชันดังนี้

หมู่คาร์บอนิล Wave number ประมาณ  $1700 - 1600 \text{ cm}^{-1}$

หมู่เอสเทอร์ Wave number ประมาณ  $1200 - 1100 \text{ cm}^{-1}$




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### วิจารณ์ และสรุปผลการวิจัย

#### 1. การศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ที่มีต่อเปอร์เซ็นต์การค่อกิ่ง

การค่อกิ่งอนุพันธ์ของพอลิอะครีเลทลงบนแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนโดยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น และชนิดของสารละลายมอนอเมอร์ ผลการทดลองแสดงไว้ในรูปที่ 1 และ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การค่อกิ่ง และความเข้มข้นของมอนอเมอร์ (%v/v) ใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 2 kGy และไม่เติม Mohr's salt แสดงในรูปที่ 1 และเมื่อเติม Mohr's salt (0.05%wt) แสดงในรูปที่ 2




**รูปที่ 1** กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การค่อกิ่ง ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ และไม่เติม Mohr's salt โดยฉายรังสีที่ความเข้ม 2 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในรูปที่ 1 เมื่อความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์สูงขึ้น เปอร์เซนต์การต่อกิ่งจะสูงขึ้น เนื่องจาก ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการเพิ่มจำนวนของมอนอเมอร์ที่สามารถเข้าไปต่อกิ่งบนพื้นผิว โดยเฉพาะในการใช้เทคนิค Simultaneous นั้นจะเป็นการทำให้เกิดอนุมูลอิสระ 2 ตำแหน่ง คือ ที่ผิวของพอลิพรอพิลีน และมอนอเมอร์ ยิ่งปริมาณความเข้มข้นสูงขึ้น ปริมาณอนุมูลอิสระของมอนอเมอร์ก็จะสูงขึ้นด้วย ซึ่งมีผลทำให้ปริมาณการต่อกิ่งสูงขึ้นจนถึงความเข้มข้นค่าหนึ่ง เปอร์เซนต์การต่อกิ่งจะคงที่และลดลง เนื่องจากความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สารละลายมอนอเมอร์มีความหนืดสูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อการกระจายตัวของอนุมูลอิสระที่จะแพร่เข้าไปทำปฏิกิริยาที่ผิวของแผ่นฟิล์ม ทำให้อนุมูลอิสระดังกล่าวมีความสามารถที่จะเข้าไปถึงบริเวณผิวแผ่นฟิล์มน้อยลง ทำให้ปริมาณการต่อกิ่งลดลง


ความหนืดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความเข้มข้นนั้น จะมีผลแตกต่างกันในมอนอเมอร์แต่ละชนิด จากการทดลองใช้ Methyl acrylate , Butyl acrylate , 2-Ethyl hexyl acrylate ซึ่งมอนอเมอร์ทั้ง 3 ชนิดมีมวลโมเลกุลที่แตกต่างกัน 2-Ethyl hexyl acrylate มีมวลโมเลกุลสูงที่สุดและมีโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุด ส่วน Butyl acrylate และ Methyl acrylate นั้นมีค่าดังกล่าวรองลงมา เนื่องจาก 2-Ethyl hexyl acrylate นั้นมีโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดจึงทำให้ความสามารถในการเคลื่อนที่จะต่ำที่สุด และมีความหนืดสูงที่สุด เพราะโครงสร้างที่ใหญ่จะเกิดการเกี่ยวพันกันของโซ่โมเลกุล ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะขัดขวางการเคลื่อนที่ของอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นขณะทำการฉายรังสี ส่วน Methyl acrylate นั้นจะให้เปอร์เซนต์การต่อกิ่งที่สูงที่สุด เนื่องจากโครงสร้างที่เล็กและมีมวลโมเลกุลต่ำ ทำให้มีการเคลื่อนที่และการกระจายตัวได้ดี เมื่อปริมาณความเข้มข้นของมอนอเมอร์สูงขึ้นความหนืดในระบบจะสูงขึ้น แต่เนื่องจากมอนอเมอร์ดังกล่าวมีโครงสร้างที่เล็กที่สุดจึงทำให้ความหนืดที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดและอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจะสามารถเคลื่อนที่ได้ดีที่สุดในทุกช่วงของความเข้มข้น

ความหนืดของสารละลายมอนอเมอร์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มความเข้มข้น นอกจากจะทำให้เปอร์เซนต์การต่อกิ่งลดลง ยังมีผลทำให้โซ่โพลิเมอร์เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในขณะที่ฉายรังสีไม่สามารถเคลื่อนที่ไปทำปฏิกิริยาที่ผิวแผ่นฟิล์ม จึงทำให้อนุมูลอิสระดังกล่าวเกิดการทำปฏิกิริยาร่วม ต่อกันเป็นสายโซ่โพลิเมอร์ที่ยาวขึ้น ยิ่งความเข้มข้นเพิ่มขึ้นโซ่โพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นมีปริมาณสูงขึ้นเช่นกัน เราสามารถป้องกันการเกิดโซ่โพลิเมอร์ได้โดยการเพิ่มสาร Mohr's Salt ลงในสารละลายมอนอเมอร์ก่อนการฉายรังสี ผลดังกล่าวแสดงดังรูปที่ 2



**รูปที่ 2** กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการต่อกิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt โดยฉายรังสีที่ความเข้ม 2 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์


จากรูปที่ 2 เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของมอนอเมอร์ทุกตัว และทุกความเข้มข้นสูงกว่าระบบการต่อกิ่งที่ไม่เติม Mohr's salt แสดงว่า Mohr's salt มีผลทำให้ปริมาณการต่อกิ่งสูงขึ้น เนื่องจาก Mohr's salt จะไปลดการเกิดโซโมพอลิเมอร์ โดยจะไปทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น ให้กลายเป็นไอออน ดังสมการ



ซึ่งไอออนดังกล่าวจะไม่สามารถเป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยาโซโมพอลิเมอร์ได้ จึงทำให้ปริมาณของโซโมพอลิเมอร์ลดลง ในขณะที่เดียวกันอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่ไปทำปฏิกิริยาบนผิวของฟิล์มได้ดีขึ้น จึงมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้น สำหรับ 2-Ethyl hexyl acrylate ที่ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ 60%v/v เมื่อเติม Mohr's salt จะให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงกว่า

Methyl acrylate และ Butyl acrylate ที่มี Mohr's salt และสูงกว่าตัวเองที่ความเข้มข้นของมอนอเมอร์เท่ากัน เมื่อไม่มี Mohr's salt ทั้งนี้อาจเนื่องจากความหนืดของระบบมีมาก (เพราะความเข้มข้นมาก และมอนอเมอร์มีขนาดใหญ่กว่ามอนอเมอร์ชนิดอื่น) จึงทำให้สายโซ่ของโพลิเมอร์ที่เข้าไปต่อที่ผิวของแผ่นฟิล์มมีน้ำหนักโมเลกุลสูงมากส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้น

เมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มของรังสี (Dose) จาก 2 kGy เป็น 4 kGy ผลปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของมอนอเมอร์ทุกตัวสูงขึ้น เนื่องมาจาก ปริมาณความเข้มของรังสีที่เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มจำนวนอนุภาคของรังสีที่จะเข้าไปทำปฏิกิริยาแล้วเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น ทั้งที่เกิดบนผิวของแผ่นฟิล์ม และมอนอเมอร์ในสารละลาย ทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้นกว่าการฉายรังสีที่ความเข้มต่ำ




**รูปที่ ๘** กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการต่อกิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่ไม่เติม Mohr's salt และฉายรังสีที่ความเข้ม 4 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์

จากรูปที่ 3 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ โดยการฉายรังสีที่ความเข้ม 4 kGy ปรากฏว่า ในกรณี Methyl acrylate พบว่า ปริมาณความเข้มของรังสี 4 kGy ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งให้สูงขึ้นกว่าปริมาณความเข้มของรังสี 2 kGy เมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นของมอนอเมอร์เท่ากัน สำหรับเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของ Butyl acrylate จะลดลง เมื่อความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์เปลี่ยนจาก 10 เป็น 30%v/v ซึ่งต่างจากที่พบในผลการทดลองเมื่อได้รับรังสี 2 kGy เนื่องจาก Butyl acrylate เป็นมอนอเมอร์ที่มีความว่องไวในการเกิดโซโมพอลิเมอร์มาก เมื่อความเข้มข้นของมอนอเมอร์สูง 30 %v/v ทำให้ความหนืดของสารละลายสูงขึ้น เนื่องจากเกิดเป็นโซโมพอลิเมอร์มากขึ้นจึง ทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งลดลง แต่เมื่อความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์สูงขึ้นจาก 30 เป็น 40%v/v ความหนืดของสารละลายสูงขึ้น เนื่องจากเกิดโอลิโกเมอร์ซึ่งปลายโซ่ที่อิสระของโอลิโกเมอร์ ที่อยู่บริเวณใกล้แผ่นฟิล์มจะเคลื่อนที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระบนผิวของแผ่นฟิล์ม จึงมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ที่ปริมาณความเข้มของรังสี 4 kGy พบว่า 2-Ethyl hexyl acrylate มีเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงสุด เนื่องจากมอนอเมอร์ดังกล่าว มีน้ำหนักโมเลกุลมาก และโครงสร้างที่ใหญ่ เมื่อเทียบกับตามจำนวนโมเลกุลที่สามารถต่อกิ่งอยู่บนแผ่นฟิล์ม เมื่อจำนวนหมู่ว่องไวบนแผ่นฟิล์ม และในสารละลายมอนอเมอร์เท่ากัน 2-Ethyl hexyl acrylate มีน้ำหนักโมเลกุลสูง และโครงสร้างที่ใหญ่ ทำให้ปริมาณการต่อกิ่งสูงสุด


ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการฉายรังสีที่ความเข้ม 4 kGy คือการเกิดโซโมพอลิเมอร์เช่นเดียวกับการฉายรังสีที่ความเข้ม 2 kGy จึงมีการใส่ Mohr's salt ลงไปในสารละลายปริมาณที่เท่ากัน เพื่อลดการเกิดโซโมพอลิเมอร์ ซึ่งแสดงไว้ในกราฟรูปที่ 4 จากผลการทดลอง พบว่ามีลักษณะและแนวโน้มใกล้เคียงกับการฉายรังสีที่ 2 kGy. ที่มีการใส่สาร Mohr's salt แต่เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งที่วัดได้นั้นสูงกว่า



**รูปที่ 4** กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การค่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการค่อกิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ โดยเติม Mohr's salt 0.05%wt และฉายรังสีที่ความเข้ม 4 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์

## 2. การศึกษาผลของน้ำหนักโมเลกุล ที่มีต่ออัตราการคั่งอิมตัว

จากผลการทดลอง หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการคั่งอิมตัว กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์แต่ละชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่างกัน พบว่า มอนอเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ จะสามารถเคลื่อนที่เข้าไปคั่งบนผิวของแผ่นฟิล์มได้ดี เนื่องจากมอนอเมอร์ดังกล่าวมีโครงสร้างที่เล็ก ทำให้สามารถกระจายตัวและเคลื่อนที่เข้าไปคั่งได้ง่ายกว่ามอนอเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ดังแสดงในรูปที่ 5




**รูปที่ 5** กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการคั่งอิมตัวของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการคั่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่ไม่เติม Mohr's salt และฉายรังสีที่ความเข้ม 2 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์

เมื่อมีการใส่สาร Mohr's salt ลงในระบบ พบว่า องศาการต่อกิ่งอิมตัวมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก Mohr's salt มีผลทำให้การเกิดไฮโมพอลิเมอร์ลดลง โดยเฉพาะมอนอเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เมื่อความเข้มข้นสูงขึ้น Mohr's salt จะขัดขวางกลไกการเกิดปฏิกิริยาขึ้นแผ่ขยายสายโซ่ ทำให้ไฮโมพอลิเมอร์มีสายโซ่สั้นลง มีลักษณะเป็นโอลิโกเมอร์ และเคลื่อนที่ไปต่อกิ่งบนแผ่นฟิล์ม ทำให้องศาการต่อกิ่งอิมตัวมีค่าสูงขึ้น มากกว่ามอนอเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ดังแสดงในรูปที่ 6




**รูปที่ 6** กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง องศาการต่อกิ่งอิมตัวของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการต่อกิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05% wt และฉายรังสีที่ความเข้ม 2 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์

เมื่อมีการเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของรังสีเป็น 4 kGy พบว่า ionic crosslinking มีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อความเข้มข้นของสารละลายสูงขึ้น ยกเว้น Butyl acrylate เนื่องจากมอนอเมอร์ดังกล่าวมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันสูง เมื่อความเข้มข้นสูงกว่า 30%v/v การเข้าไปต่อกิ่งจะเป็นการเข้าไปทำปฏิกิริยาของโมเลกุลที่มีลักษณะเป็นโพลิโเมอร์ ยิ่งความเข้มข้นสูงขึ้น ความยาวของสายโซ่โพลิโเมอร์ที่เข้าไปต่อกิ่งก็จะสูงขึ้น ทำให้ ionic crosslinking มีค่าสูงขึ้นเช่นกัน ดังแสดงตามรูปที่ 7



**รูปที่ 7** กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ionic crosslinking ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งด้วย สารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่ไม่เติม Mohr's salt และฉายรังสีที่มีความเข้ม 4 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์

การใส่ Mohr's salt ลงในระบบ และฉายรังสีที่ความเข้ม 4 kGy องค์การต่อกิ่งอิมตัว ของ Butyl acrylate และ 2-Ethyl hexyl acrylate จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมากกว่า Methyl acrylate เมื่อความเข้มข้นของสารละลายสูงขึ้น เนื่องจาก การเข้าไปต่อกิ่งของ Butyl acrylate และ 2-Ethyl hexyl acrylate จะเข้าไปในลักษณะโอลิโกเมอร์ หรือพอลิเมอร์สายสั้นๆ ดังแสดงในรูปที่ 8




**รูปที่ 8** กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การต่อกิ่งอิมตัวของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการต่อกิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt และฉายรังสีที่ความเข้ม 4 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์


### 3. การศึกษาผลของปริมาณ Mohr's salt ที่มีต่อเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่ง

Mohr's salt มีผลต่อการลดปริมาณการเกิดไฮโมพอลิเมอร์ เมื่อปริมาณ Mohr's salt มากขึ้น จะมีผลในขั้นแผ่ขยายสายโซ่ของไฮโมพอลิเมอร์ และพอลิเมอร์ที่ต่อกิ่งบนสายโซ่ ทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งลดลง ปริมาณ Mohr's salt ที่ทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงสุด ของมอนอเมอร์แต่ละชนิดมีค่าต่างกัน เนื่องมาจากความสามารถในการเคลื่อนที่ของมอนอเมอร์นั้นต่างกัน

การวิเคราะห์หาปริมาณ Mohr's salt ในระบบที่มีความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ต่ำ จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งได้ยาก เนื่องจากปริมาณอนุภาคอิสระที่เกิดขึ้นน้อย แต่เมื่อความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์สูงขึ้น ปริมาณอนุภาคอิสระเกิดความสับสนในระบบสูง ทำให้สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งได้ เมื่อ Mohr's salt มีปริมาณต่างกัน ซึ่งผลดังกล่าวแสดงในรูปที่ 9 และ 10




**รูปที่ 9** กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการต่อกิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้น 10%v/v ที่เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ และฉายรังสีที่ 4 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์



**รูปที่ 10** กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ทำการต่อกิ่งด้วยสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้น 40%v/v ที่เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ และฉายรังสีที่ 4 kGy กับความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์

#### 4. การศึกษาความสามารถในการบวมตัวในสารละลายต่างของมอนอเมอร์แต่ละชนิด

จากการนำแผ่นฟิล์มที่ทำการต่อกิ่งด้วยมอนอเมอร์ทั้ง 3 ชนิด ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงสุด มาทดสอบการบวมตัวในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 N เพื่อศึกษาว่า แผ่นฟิล์มที่ต่อกิ่งด้วยมอนอเมอร์ชนิดใดจะมีการบวมตัวในสารละลายต่างได้มากที่สุด พบว่า ความสามารถในการบวมตัวในสารละลายต่างขึ้นกับชนิดของมอนอเมอร์ ดังแสดงในรูปที่ 11 จะได้ว่า แผ่นฟิล์มที่ทำการต่อกิ่งด้วย Butyl acrylate จะมีเปอร์เซ็นต์การบวมตัวสูงกว่าแผ่นฟิล์มที่ต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate และ 2-Ethyl hexyl acrylate



รูปที่ 11 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การบวมตัวของแผ่นฟิล์มที่ทำการต่อกิ่งด้วยมอนอเมอร์ชนิดต่างๆ

## 5. การศึกษาผลการตอ่กึ่งด้วย Differential Scanning Calorimeter (DSC)

1.  $T_m$  ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการตอ่กึ่งมอนอเมอร์ทั้ง 3 ชนิดทั้งที่ใส่ Mohr's salt และ ไม่ใส่ Mohr's salt จะมีแนวโน้มลดลง เมื่อความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์เพิ่มขึ้น หรือเปอร์เซ็นต์การตอ่กึ่งสูงขึ้น อาจเนื่องมาจาก ปริมาณความเข้มข้นของรังสีที่ใช้ ทำให้เกิดการขาดของสายโซ่ในชั้น lamella มากขึ้น มีผลทำให้ความเป็นผลึกลดลง

2.  $T_g$  ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการตอ่กึ่งมอนอเมอร์ทั้ง 3 ชนิดทั้งที่ใส่ Mohr's salt และ ไม่ใส่ Mohr's salt จะมีแนวโน้มลดลง เมื่อความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์เพิ่มขึ้น หรือเปอร์เซ็นต์การตอ่กึ่งสูงขึ้น อาจเนื่องจาก เมื่อทำการหลอมเหลวพอลิพรอพิลีนที่ตอ่กึ่งแล้ว และทำให้เย็นลง สายโซ่ของพอลิเมอร์ที่ตอ่กึ่งบนแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนจะขัดขวางการตกผลึกของพอลิพรอพิลีน จึงทำให้อุณหภูมิการตกผลึกลดลง

3.  $\Delta H_m$  เป็นปริมาณความร้อนที่ใช้ในการทำให้แผ่นฟิล์มตอ่กึ่งแล้วหลอมเหลว และ  $\Delta H_c$  เป็นปริมาณความร้อนที่คายออกมา เพื่อให้พอลิเมอร์ตกผลึก ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำการตอ่กึ่งมอนอเมอร์ทั้ง 3 ชนิดทั้งที่ใส่ Mohr's salt และ ไม่ใส่ Mohr's salt จะมีแนวโน้มลดลง เมื่อความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ความเป็นผลึกของพอลิเมอร์ลดลง ซึ่งมีสาเหตุเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1 และ 2

4. จากการศึกษาด้วย DSC สามารถยืนยันได้ว่า เกิดการตอ่กึ่งขึ้นที่ผิวของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนจริง เพราะพิกที่่เกิดขึ้นมีเพียงพิกเดียว ในขณะที่ถ้าไม่เกิดการตอ่กึ่งควรจะมีพิกแยกออกเป็น 2 พิกอย่างชัดเจน คือ พิกของฟิล์มพอลิพรอพิลีน และพิกของไฮโมพอลิเมอร์ที่ติดอยู่ที่ผิวของแผ่นฟิล์ม เหมือนในกรณีของพอลิเบตัน

## 6. การศึกษาผลการต่อกิ่งด้วยเครื่อง TGA

1. รูปร่างที่ 114, 115 และ 116 ของภาคผนวก เป็น TGA Thermogram ของ

- พอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งกับ Methyl acrylate ความเข้มข้น 50 %v/v โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy

- พอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งกับ Butyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy

- พอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งกับ 2-Ethyl hexyl acrylate ความเข้มข้น 50%v/v โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี 4 kGy

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปที่ 113 เป็น TGA Thermogram ของพอลิพรอพิลีนจะเห็นว่าสามารถทนความร้อนได้เพิ่มขึ้น เพราะอุณหภูมิในการสลายตัวเพิ่มมากขึ้นจากประมาณ 400 องศาเซลเซียส เป็น 450, 450, 430 องศาเซลเซียส เมื่อต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate, Butyl acrylate และ 2-Ethyl hexyl acrylate ตามลำดับ เมื่อพิจารณา DTG ในกราฟรูปที่ 114, 115 และ 116 จะสังเกตเห็นเป็น 2 พีก พบว่า มีการสลายตัวของโมเลกุล 2 ชนิด พีกแรกเป็นการสลายตัวของพอลิพรอพิลีน พีกหลังน่าจะเป็นการสลายตัวของพอลิพรอพิลีนที่ทำการต่อกิ่งแล้ว

อุณหภูมิการสลายตัวของพอลิพรอพิลีน หลังการฉายรังสีมีค่าประมาณ 400, 390 และ 380 องศาเซลเซียส เมื่อต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate, Butyl acrylate และ 2-Ethyl hexyl acrylate ตามลำดับ พบว่า มีค่าต่ำกว่าพอลิพรอพิลีนที่ไม่ได้ฉายรังสี ซึ่งอาจเนื่องมาจากผลของรังสีทำให้พอลิพรอพิลีนเกิดการสลายตัวได้ง่ายขึ้น

จากผลการทดลองและการหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้คือ

1. เกิดการต่อกิ่งของอนุพันธ์พอลิเอไครเลท บนพื้นผิวแผ่นฟิล์มจริง โดยวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FTIR พบพีกของหมู่คาร์บอนิลที่ wave number ประมาณ 1700 - 1600  $\text{cm}^{-1}$  และหมู่เอสเตอร์ที่ wave number 1200 - 1100  $\text{cm}^{-1}$

2. การเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายมอนอเมอร์ จะมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดที่ค่าหนึ่ง เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งจะคงที่

3. การเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของรังสี จะมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีค่าสูงกว่าการใช้ความเข้มข้นของรังสีปริมาณต่ำ


4. Mohr's Salt จะมีผลช่วยให้จำนวนโมเลกุลของมอนอเมอร์เข้าไปต่อกิ่งจำนวนมากขึ้น เนื่องจาก Mohr's Salt ช่วยทำให้การเกิดไฮโดรพอลิเมอร์ลดลง

5. พบว่าแผ่นฟิล์มที่ผ่านการต่อกิ่งด้วยอนุพันธ์ของอะโครเลท จะมีความทนทานต่อความร้อนสูงขึ้น


6. แผ่นฟิล์มที่ผ่านการต่อกิ่งแล้ว และมีเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งสูง จะมีการขยายขนาดของแผ่นฟิล์มอย่างชัดเจนกว่าแผ่นฟิล์มที่มีเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งน้อย

#### ข้อเสนอแนะ

1. การทำการทดลอง ควรจะขยายช่วงของความเข้มข้นให้กว้างขึ้น
2. เนื่องจากมอนอเมอร์ที่ใช้เป็นอนุพันธ์ของอะโครเลท ซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมกับสารทางชีวภาพ เช่น เอนไซม์ ยา เป็นต้น และมีคุณสมบัติในการยึดติดดีจึงควรมีการทดสอบสมบัติดังกล่าวเพิ่มเติม
3. ควรมีการทดลองเพิ่มชนิดของมอนอเมอร์ลงในระบบการต่อกิ่ง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่ผ่านการต่อกิ่งแล้ว




รูปที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy.



รูปที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.05 %wt ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




**รูปที่ 14** แสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy.




**รูปที่ 15** แสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.05 %wt ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย 2-Ethyl hexyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy.



รูปที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย 2-Ethyl hexyl acrylate ความเข้มข้น 60%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.05 %wt ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 2 kGy.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**รูปที่ 18** แสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ค่อกักด้วย 2 - Ethyl hexyl acrylate ความเข้มข้น 40%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.07%wt ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 4 kGy.



**รูปที่ 19** แสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ค่อกักด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้น 40%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.01%wt ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 4 kGy.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**รูปที่ 20** แสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกึ่งด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 10 %v/v ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 4 kGy.



**รูปที่ 21** แสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน กับ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกึ่งด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 40%v/v และเติมสาร Mohr's salt 0.1 % ด้วยการฉายรังสีความเข้ม 4 kGy.


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ดัดแปลงด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น  
 ต่างๆ โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 1 สเปกตรัมอินฟราเรดของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ดัดแปลงด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 10% โดยปริมาตร




รูปที่ 2 สเปกตรัมอินฟราเรดของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ดัดแปลงด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 20% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร




รูปที่ 4 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5 สารละลายมอดอเมอร์เข้มข้น 50% โดยปริมาตร




รูปที่ 6 สารละลายมอดอเมอร์เข้มข้น 60% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้นต่างๆ  
โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 7 สสารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 10% โดยปริมาตร




รูปที่ 8 สสารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 20% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 9 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร




รูปที่ 10 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 11 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 50% โดยปริมาตร




รูปที่ 12 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 60% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย 2-Ethyl hexyl acrylate ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 13 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 10% โดยปริมาตร




รูปที่ 14 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 20% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 15 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร



รูปที่ 16 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 18 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 60% โดยปริมาตร




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น  
 ต่างๆ เติม Mohr's salt 0.05% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์  
 โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 19 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 10% โดยปริมาตร




รูปที่ 20 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 20% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 21 สารละลายเมทอฮอล์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร




รูปที่ 22 สารละลายเมทอฮอล์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 23 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 50% โดยปริมาตร




รูปที่ 24 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 60% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้นต่างๆ  
เติม Mohr's salt 0.05% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์  
โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 25 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 10% โดยปริมาตร




รูปที่ 26 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 20% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 27 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร




รูปที่ 28 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 29 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 50% โดยปริมาตร




รูปที่ 30 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 60% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย 2-Ethyl hexyl acrylate ความเข้มข้นต่างๆ เติม Mohr's salt 0.05% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์ โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 31 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 10% โดยปริมาตร




รูปที่ 32 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 20% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 33 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร




รูปที่ 34 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ตอ้กด้วย Methyl acrylate ความเข้มชั้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณรังสี 2 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 37 สเปกตรัมอินฟราเรดของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ตอ้กด้วย Methyl acrylate ความเข้มชั้น 10% โดยปริมาณรังสี




รูปที่ 38 สเปกตรัมอินฟราเรดของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ตอ้กด้วย Methyl acrylate ความเข้มชั้น 20% โดยปริมาณรังสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เฉพาะในโครงการวิจัยเท่านั้น ไม่ควรนำออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 39 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร




รูปที่ 40 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 41 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 50% โดยปริมาตร




รูปที่ 42 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 60% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ค่อกด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณรังสี ๒ kGy อัตราการฉายรังสี ๓ Gy/sec




รูปที่ 43 สสารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 10% โดยปริมาตร




รูปที่ 44 สสารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 20% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในงานวิจัยเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 45 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร




รูปที่ 46 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 47 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 50% โดยปริมาตร




รูปที่ 48 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 60% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ตอ้งกับด้วย 2-Ethyl hexyl acrylate ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณรังสี 2 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 49 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 10% โดยปริมาตร



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับรูปที่ 50 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 20% โดยปริมาตร ซึ่งด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 51 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร




รูปที่ 52 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 53 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 50% โดยปริมาตร




รูปที่ 54 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 60% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ตอกกิ่งด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น  
 ต่างๆ เติม Mohr's salt 0.05% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์  
 โดยใช้ปริมาณรังสี 2 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 55 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 10% โดยปริมาตร




รูปที่ 56 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 20% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในวงแคบและควรตีพิมพ์ขึ้นใหม่ก่อนการใช้งานในวงกว้างภายใต้เงื่อนไขการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 57 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร




รูปที่ 58 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 59 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 50% โดยปริมาตร




รูปที่ 60 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 60% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้นต่างๆ  
เติม Mohr's salt 0.05% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์  
โดยใช้ปริมาณรังสี 2 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 61 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 10% โดยปริมาตร




รูปที่ 62 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 20% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 63 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร




รูปที่ 64 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 65 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร




รูปที่ 66 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 60% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ตอ้งด้วย 2-Ethyl hexyl acrylate ความเข้มข้นต่างๆ เติม Mohr's salt 0.05% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์ โดยให้ปริมาณรังสี 2 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 67 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 10% โดยปริมาตร




รูปที่ 68 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 20% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นับญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 69 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 30% โดยปริมาตร



รูปที่ 70 สารละลายมอนอเมอร์เข้มข้น 40% โดยปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 71 สารละลายมอโนเมอร์เข้มข้น 50% โดยปริมาตร




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 10% โดยปริมาตร เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 73 ปริมาณ Mohr's salt 0% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์




รูปที่ 74 ปริมาณ Mohr's salt 0.01% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 75 ปริมาณ Mohr's salt 0.03% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์




รูปที่ 76 ปริมาณ Mohr's salt 0.05% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 77 ปริมาณ Mohr's salt 0.07% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์




รูปที่ 78 ปริมาณ Mohr's salt 0.1% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ดอ์กด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 40 % โดยปริมาตร เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 79 ปริมาณ Mohr's salt 0% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์




รูปที่ 80 ปริมาณ Mohr's salt 0.01% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่อผู้ใดนำเอกสารฉบับนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 81 ปริมาณ Mohr's salt 0.03% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์




รูปที่ 82 ปริมาณ Mohr's salt 0.05% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 83 ปริมาณ Mohr's salt 0.07% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์




รูปที่ 84 ปริมาณ Mohr's salt 0.1% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ตอ้งกึ่งด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้น 40 % โดยปริมาตร เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 8 Gy/sec




รูปที่ 85 ปริมาณ Mohr's salt 0% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์




รูปที่ 86 ปริมาณ Mohr's salt 0.01% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทย การเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 87 ปริมาณ Mohr's salt 0.03% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์




รูปที่ 88 ปริมาณ Mohr's salt 0.05% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 89 ปริมาณ Mohr's salt 0.07% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์




รูปที่ 90 ปริมาณ Mohr's salt 0.1% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ตอกด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้น 10% โดยปริมาตร เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ โดยให้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 91 ปริมาณ Mohr's salt 0% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์




รูปที่ 92 ปริมาณ Mohr's salt 0.01% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 93 ปริมาณ Mohr's salt 0.03% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์




รูปที่ 94 ปริมาณ Mohr's salt 0.05% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 95 ปริมาณ Mohr's salt 0.07% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์




รูปที่ 96 ปริมาณ Mohr's salt 0.1% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย 2-Ethyl hexyl acrylate  
 ความเข้มข้น 10% โดยปริมาตร เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ  
 โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 97 ปริมาณ Mohr's salt 0% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์




รูปที่ 98 ปริมาณ Mohr's salt 0.01% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 99 ปริมาณ Mohr's salt 0.03% โดยน้ำหนักของสารละลายมอเนออร์




รูปที่ 100 ปริมาณ Mohr's salt 0.05% โดยน้ำหนักของสารละลายมอเนออร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 101 ปริมาณ Mohr's salt 0.07% โดยนำหนักของสารละลายมอโนเมอร์




รูปที่ 102 ปริมาณ Mohr's salt 0.1% โดยนำหนักของสารละลายมอโนเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


FTIR สเปกตรัมของฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ดอ์กด้วย 2-Ethyl hexyl acrylate  
 ความเข้มข้น 40 % โดยปริมาตร เติม Mohr's salt ความเข้มข้นต่างๆ  
 โดยใช้ปริมาณรังสี 4 kGy อัตราการฉายรังสี 3 Gy/sec




รูปที่ 103 ปริมาณ Mohr's salt 0% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 รูปที่ 104 ปริมาณ Mohr's salt 0.01% โดยน้ำหนักของสารละลายมอนอเมอร์  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 105 ปริมาณ Mohr's salt 0.03% โดยนำหนักของสารละลายมอเนออร์




รูปที่ 106 ปริมาณ Mohr's salt 0.05% โดยนำหนักของสารละลายมอเนออร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 107 ปริมาณ Mohr's salt 0.07% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์




รูปที่ 108 ปริมาณ Mohr's salt 0.1% โดยน้ำหนักของสารละลายมอโนเมอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 109 แสดง FTIR สเปกตรัมของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนในคว่ำละลายเมทานอล โดยฉายรังสีที่ปริมาณความเข้ม 2 kGy




รูปที่ 110 แสดง FTIR สเปกตรัมของ Poly (Methyl acrylate)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 111 แสดง FTIR สเปกตรัมของ Poly (Butyl acrylate)




รูปที่ 112 แสดง FTIR สเปกตรัมของ Poly (2-Ethyl hexyl acrylate)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




**รูปที่ 118** แสดง TGA เทอโมแกรมของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน  
 ฉายรังสีที่ปริมาณความเข้ม 2 kGy




**รูปที่ 114** แสดง TGA เทอโมแกรมของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ดอ่ก้ด้วย Methyl acrylate ความเข้มข้น 50% (v/v) ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt โดยฉายรังสีที่ปริมาณความเข้ม 4 kGy



**รูปที่ 115** แสดง TGA เทอโมแกรมของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ต่อกิ่งด้วย Butyl acrylate ความเข้มข้น 60% (v/v) ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt โดยฉายรังสีที่ปริมาณความเข้ม 4 kGy



รูปที่ 116 แสดง TGA เทอโมแกรมของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ดอ่กิ่งด้วย 2-Ethyl hexyl acrylate ความเข้มข้น 50% (v/v) ที่เติม Mohr's salt 0.05%wt โดยฉายรังสีที่ปริมาณ ความเข้ม 4 kGy



รูปที่ 117 แสดงการเปรียบเทียบ TGA เทอโมแกรม ของแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ทำ การต่อกิ่งด้วย มอนอเมอร์ทั้ง 3 ชนิด กับแผ่นแผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน


- โดย \_\_\_\_\_ คือ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ไม่ได้ต่อกิ่ง  
 ----- คือ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่ต่อกิ่งด้วย Methyl acrylate  
 ..... คือ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ต่อกิ่งด้วย Butyl acrylate  
 -.-.-.-.- คือ แผ่นฟิล์มพอลิพรอพิลีน ที่ต่อกิ่งด้วย 2-Ethyl hexyl acrylate

### เอกสารอ้างอิง

1. Li Chaoshm, Zung Zhiui, Rao Zhigong, Zeng Xinmiao, Xu Ziyian and Wang Bimglin "Radiaton Modification of LDPE Sheets and its Applioatiom" The Fifth International Conference on Radiation Curing pp.419 - 423. Chulalongkorn University, Bangkok , Thailand, 1995.
2. Feng Wen snd Hu Fumin "Effect of Preirradiation Graft Polymerization of Acrylio Acid onto Polythylene Film" The Fifth International Conference on Radiation Curing pp. 574-578. Chulalongkorn University, Bangkok, thailand, 1995.
3. Zhiheng Zhang and Jiegen Chu "Radiation Induced Graft of Acrylonitrile on Silk Protein in  $ZnCl_2$  Solution: The Fifth International Conference on Radiation Curing pp. 569 - 573. Chulalongkorn University, Bangkok, thailand, 1995.
4. Young Chang Nho and Joon - Ha Jim " Graft Polymeriaztion of acrylio acid onto Radiation Peroxidized Polyethylene Film in the Presence of Metallie salt and acid" Processing of the 6th Japan - China Bilateral Symposium on Radiation Chemistry pp. 389 - 395. Waseda University, Tokyo, Japan, November 6 - 11 1994.
5. Wu Minghong, Ding Zhongli and Ma Zueteh " The Effect of Monomer Molecoule Weight on Grafting Reaction" The Fifth International Conference on Radiation Curing pp. 157 - 165. Chulalongkorn University, Bangkok, thailand, 1995.
6. Roger L.Clough and Shalaly W.Shalaly Radiation Effect on Polymers pp. 238 - 263, American Chemical Society, Washington, DC, 1991.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. A.Singh and J.Silverman Radiation Processing of Polymers pp. 6, 8, 93 - 119,  
Hanser Publishers, Munich vienna, New York, 1992.
8. Raymond B.Seymour Charles E. Carraher, Jr. Polymer Chemistry 3rd ed., pp. 62 - 63  
Marcel Dekker, Inc., New York, 1992.
9. Isao Kaetsu, Minoru Kumakura, Takashi Fujimura, Masaru Yoshida, Masaharu Asano,  
Noboru Kasai and Masao Tamada Studies on the Immobilization of Biofunctional  
Components by Radiation Polymerization and Their Applications. Radiat. Phys. Chem.,  
Vol.27, No. 4 pp. 215 - 263, Pergamon Press Ltd., Great Britain, 1986.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้