

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การศึกษาการทำพอลิเมอร์แบบอิมัลชันของลาเท็กซ์ที่มีสไตรีน เป็นมอนอเมอร์พื้นฐาน (ตอนที่ 2)



โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปพ.

พ.ศ. 2539

๕13 ก

๕539

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน..... 32024

วัน, เดือน, ปี- 8 ก.พ. 2542

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**Study on Emulsion Polymerization of Latex
Containing Styrene (Part II)**

**Miss Shadaka Shayawattharakul
Mr. Itsawat Praisuwan**

**A Special Project Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirement for the Degree of Bachelor of Science**

Department of Chemistry

Faculty of Science

King Mongkut 's Institute of Technology Ladkrabang

1996

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ

การศึกษาการทำพอลิเมอร์แบบอิมัลชันของลาเท็กซ์
ที่มีสไตรีนเป็นมอนอเมอร์พื้นฐาน (ตอนที่ 2)

โดย

น.ส. ชฎากา ขยวัฒน์ธรากุล
นาย อธิวัต ไพรสุวรรณ

ภาควิชา

เคมี


อาจารย์ที่ปรึกษา

ศศ.ดร.นิพนธ์ วงศ์วิเศษศิริกุล

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติให้โครงการพิเศษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลายเซ็น



(ศศ. นงนุช เกตรานูวัฒน์)

หัวหน้าภาควิชาเคมี

คณะกรรมการโครงการพิเศษ

(รศ. อรุณี กงศักดิ์ไพศาล)

ประธานกรรมการ

(ดร. สุวรรณ ไชยสิทธิ์)

กรรมการ

(ศศ.ดร. นิพนธ์ วงศ์วิเศษศิริกุล)

กรรมการ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อ โครงการพิเศษ	การศึกษาการทำพอลิเมอร์แบบอิมัลชันของลาเท็กซ์ที่มีสไตรีนเป็นมอนอเมอร์พื้นฐาน (ตอนที่ 2)
นักศึกษา	น.ส. ชฎากา ชยวัฒน์ธรากุล นายอิชวัต ไพรสุวรรณธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล
ภาควิชา	เคมี
ปีการศึกษา	2539

บทคัดย่อ

โครงการพิเศษนี้เป็นการศึกษาเทคนิคสังเคราะห์ลาเท็กซ์ด้วยวิธีอิมัลชันพอลิเมอไรเซชันที่มีสไตรีนเป็นมอนอเมอร์พื้นฐาน โพลีเอทิลีนเปอร์ซัลเฟตใช้เป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยาเพื่อให้พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่ได้มีค่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์สูงสุด จากนั้นทำการทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่เตรียมได้โดยทดสอบปริมาณของแข็ง , เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ , สมบัติความหนืด , ค่า pH , ค่าเสถียรภาพเชิงกล , ขนาดอนุภาค และตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันของลาเท็กซ์ด้วยอินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

จากการทดลองพบว่า พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์โดยวิธีแบ่งเติมสารละลายตัวริเริ่มด้วยอัตราส่วน 40 - 25 - 25 - 10 % จะให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์สูงสุดและมีสมบัติที่ดี

๒.

Special Project Title Study on Emulsion Polymerization of Latex
Containing styrene (Part II)

Names Miss Shadaka Shayawattharakul
Mr. Itsawat praisuwan

Special Project Advisor Asst.Prof.Dr.Nipon wongvisetsirikul

Department Chemistry

Year 1996

Abstract

This special project was to study emulsion polymerisation method containing styrene in monomers system. The potassium persulfate was used as initiator to obtain the latex with maximum conversion. The properties of latex was determined such as percent conversion , total solid content, viscosity , pH , mechanical stability , particle size. The functional group of latex product was characterized by IR spectrophotometer.

From the study it was found that the best properties and highest conversion of latex were achieved where the initiator solution was added to the reactor in portion of 40 - 25 - 25 - 10 % respectively.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิติกรรมประกาศ

กราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการพิเศษนี้โดยตลอด จนทำให้การดำเนินงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กราบขอบพระคุณ รศ.อรุณี คงศักดิ์ไพศาล และ ดร.สุวรรณ ไชยสิทธิ์ ท่านประธาน และคณะกรรมการตรวจสอบโครงการพิเศษ ที่ช่วยกรุณาแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้รายงานฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้คำปรึกษาระหว่างดำเนินการโครงการพิเศษนี้

กราบขอบพระคุณท่านเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่ช่วยเหลือในการจัดหาสารเคมีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการพิเศษนี้

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงขอบคุณเพื่อน ๆ และรุ่นน้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนตลอดมา จนการดำเนินการทำโครงการพิเศษนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

นางสาว ชฎากา ชยวัฒน์ธรากุล

นาย อิชวัต ไพรสุวรรณ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ โครงการงานพิเศษภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อ โครงการงานพิเศษภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญตาราง.....	ง
สารบัญรูป.....	จ
คำย่อที่ใช้ในโครงการงานพิเศษ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการงานพิเศษ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	
2.1 อิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน.....	3
2.2 ข้อดีของอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน.....	3
2.3 ส่วนประกอบของอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน.....	4
2.3.1 ตัวกลาง (continuous phase).....	4
2.3.2 มอนอเมอร์ (monomer).....	4
2.3.3 สารที่ทำให้เกิดการกระจายตัว (emulsifier)	4
2.3.4 สารริเริ่มปฏิกิริยา (initiator)	5
2.4 กลไกของอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน.....	6
2.4.1 ปฏิกิริยาที่มีผลต่อปฏิกิริยาอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน	8
2.4.2 ผลของอุณหภูมิต่อปฏิกิริยาอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน.....	9
2.4.3 ผลข้างเคียงอื่น ๆ	9
2.5 สมบัติทางกายภาพของอิมัลชันและพอลิเมอร์	9
2.5.1 สมบัติทางกายภาพของอิมัลชัน	9
2.5.1.1 ความเสถียรภาพของอนุภาคอิมัลชัน(stability).....	9
2.5.1.2 ความหนืด (viscosity)	10
2.5.1.3 ความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)	10
2.5.1.4 ขนาดและการกระจายของอนุภาค (particle size)	10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.5.1.5 สมบัติการละลาย (solution properties)	11
2.5.2 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์	12
2.6 ลาเท็กซ์ (Latex)	12
2.6.1 ลาเท็กซ์ธรรมชาติ	12
2.6.2 ลาเท็กซ์สังเคราะห์	12
บทที่ 3 การวิจัยและการดำเนินงาน	
3.1 สารเคมี	14
3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้	15
3.3 วิธีการทดลอง	16
3.3.1 การศึกษาหาสภาวะ ของปฏิกิริยาที่เหมาะสมในการสังเคราะห์	16
3.3.1.1 วิธีหยดตัวริเริ่ม.....	17
3.3.1.2 วิธีเติมตัวริเริ่ม.....	18
3.3.2 การศึกษาปริมาณของตัวริเริ่มต่อเปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์.....	19
3.4 การทดสอบสมบัติของลาเท็กซ์.....	19
3.4.1 การหาปริมาณของแข็งทั้งหมด	19
3.4.2 การหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์.....	19
3.4.3 การหาความหนืด (viscosity)	20
3.4.4 การหาค่า pH	20
3.4.5 การทดสอบเสถียรภาพเชิงกล	20
3.4.6 การหาขนาดของอนุภาคด้วยเครื่อง Mastersizer - X	20
3.4.7 การตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วย IR Spectrophotometer.....	21

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์

4.1 การศึกษาสภาวะและเทคนิคที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ พอลิเมอร์ลาเท็กซ์.....	22
4.2 การศึกษาปริมาณของตัวริเริ่มต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยน ไปเป็นผลิตภัณฑ์ของสารตั้งต้น.....	23
4.3 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่มี สไตรีนเป็นหลักตามอัตราส่วนต่าง ๆ.....	25
4.4 การศึกษาความหนืดของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้.....	26
4.5 การศึกษาค่า pH ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้.....	26
4.6 การทดสอบเสถียรภาพเชิงกล.....	33
4.7 การศึกษาขนาดของอนุภาคด้วยเครื่อง Mastersizer-X.....	33
4.8 การตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค IR-Spectroscopy.....	33

บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง	34
5.1.1 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์.....	34
5.1.2 สมบัติของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้.....	34
5.2 ข้อเสนอแนะ	35

ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะที่ปรากฏที่ขนาดต่าง ๆ ของอนุภาคอิมัลชัน.....11


ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงอัตราส่วนของมอนอเมอร์.....16

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่า TSC กับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็น
พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์โดยวิธีที่ 1 และ วิธีที่2.....22

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลของการเพิ่มปริมาณของตัวริเริ่มต่อค่า TSC และ
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์.....23

ตารางที่ 4.3 แสดงสมบัติต่าง ๆ ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่มี
สไตรีนเป็นหลักในอัตราส่วนต่าง ๆ.....25

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบสมบัติต่าง ๆ
ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้.....26



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงกลไกของการเกิดอิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน.....	8
รูปที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตัวริเริ่มกับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์.....	24
รูปที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์กับเวลาที่ใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์ลาเท็กซ์สูตรที่ 1.....	27
รูปที่ 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์กับเวลาที่ใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์ลาเท็กซ์สูตรที่ 2.....	28
รูปที่ 4.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์กับเวลาที่ใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์ลาเท็กซ์สูตรที่ 3.....	29
รูปที่ 4.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์กับเวลาที่ใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์ลาเท็กซ์สูตรที่ 4.....	30
รูปที่ 4.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์กับเวลาที่ใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์ลาเท็กซ์สูตรที่ 5.....	31
รูปที่ 4.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์กับเวลาที่ใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์ลาเท็กซ์สูตรที่ 6.....	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำย่อที่ใช้ในโครงการพิเศษ

S	แทน	มอนอเมอร์สไตรีน
2-EHA	แทน	มอนอเมอร์ 2-เอทิลเฮกซิลอะไครเลต
EA	แทน	มอนอเมอร์เอทิลอะคริเลต
AA	แทน	กรดอะคริลิก
°C	แทน	องศาเซลเซียส
TSC	แทน	ปริมาณของแข็งทั้งหมด
cps	แทน	เซนติพอยส์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ในปัจจุบันพบว่าลาเท็กซ์เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น

- * โรงงานสี ซึ่งจะใช้ลาเท็กซ์ชนิดนี้เพื่อเป็นตัวเชื่อมประสานในการเคลือบผิวหน้าวัสดุต่าง ๆ
- * โรงงานทางด้านสิ่งทอ จะใช้ลาเท็กซ์ชนิดนี้เป็นตัวเชื่อมประสานในการทำผ้าชนิด non-woven และในการพิมพ์ผ้าลายดอกต่าง ๆ
- * โรงงานกระดาษ ซึ่งต้องใช้ลาเท็กซ์ชนิดนี้เคลือบลงบนแผ่นกระดาษอาร์ต

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าลาเท็กซ์เป็นที่ต้องการอย่างมาก เพื่อนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้เราจึงทำการสังเคราะห์ลาเท็กซ์ด้วยเทคนิคอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชันซึ่งมีสไตรีนเป็นมอนอเมอร์พื้นฐาน โดยจะทำการสังเคราะห์ให้พอลิเมอร์ที่ได้มีปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างที่น้อยที่สุด เนื่องจากปริมาณมอนอเมอร์ที่ตกค้างมีความเป็นพิษและเป็นอันตราย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการค้นคว้าหาเทคนิคในการสังเคราะห์พอลิเมอร์เพื่อให้มีปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างน้อยที่สุดหรือไม่มีปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างหลงเหลืออยู่เลย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการสังเคราะห์ลาเท็กซ์ด้วยเทคนิคอีมีลชันพอลิเมอไรเซชันโดยมีสไตรีนเป็นมอนอเมอร์พื้นฐาน
2. เพื่อทำการสังเคราะห์ลาเท็กซ์ที่มีปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
3. เพื่อศึกษาสมบัติของลาเท็กซ์ที่ได้จากการทดลอง
4. เพื่อพัฒนาและนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาคิดแปลงใช้ให้เกิดประโยชน์กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากที่สุด

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1. สังเคราะห์ลาเท็กซ์ด้วยเทคนิคอีมีลชันพอลิเมอไรเซชันโดยมีสไตรีนเป็นมอนอเมอร์พื้นฐาน
2. เพื่อทำการสังเคราะห์ลาเท็กซ์โดยมีปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
3. ทดสอบสมบัติของลาเท็กซ์ที่ได้จากการทดลอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

2.1 อิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน

พอลิเมอร์อิมัลชัน คือ พอลิเมอร์ซึ่งมีขนาดของอนุภาคอยู่ในช่วง 0.05 - 5.0 ไมครอน กระจายตัวอยู่ได้อย่างเสถียร ในตัวกลางซึ่งเป็นน้ำ การกระจายตัวจะเกิดขึ้นได้โดยการดูดซับของ สารช่วยให้เกิดการกระจายตัวของ emulsifier ที่รอยต่อระหว่างน้ำและอนุภาคของ พอลิเมอร์

อิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน เริ่มมีขึ้นในปี ค.ศ. 1912 โดยใช้เจลาติน โปรตีนจากไข่ขาว , แป้ง , เซรุ่ม เป็นตัวที่ทำให้เกิดการแขวนลอย (protective colloid) เริ่มแรกในการสังเคราะห์ อิมัลชันที่คล้ายลาเท็กซ์จากยางธรรมชาติ ปฏิริยาพอลิเมอไรเซชันจะใช้เวลานานเป็นอาทิตย์ แต่ ได้พอลิเมอร์เพียงเล็กน้อย จากนั้นวิธีการสังเคราะห์อิมัลชันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1933 อุตสาหกรรมยางสังเคราะห์ก็ใช้เทคนิคอิมัลชันพอลิเมอไรเซชันเป็นหลัก ในการผลิต

2.2 ข้อดีของอิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน

เหมาะกับการใช้งานในประเภทอุตสาหกรรมสี , อุตสาหกรรมเคลือบผิว และอุตสาหกรรม กาว การสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเทคนิคอิมัลชันพอลิเมอไรเซชันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากกว่าการสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยวิธีอื่น ๆ

การควบคุมการเริ่มต้นปฏิกิริยา (initiation) ขั้นตอนการดำเนินปฏิกิริยา (propagation) ปฏิกิริยาถ่ายลูกโซ่ (chain transfer) ขั้นตอนการสิ้นสุดปฏิกิริยา (termination) สามารถทำได้ง่าย และอุณหภูมิในระหว่างพอลิเมอไรเซชันไม่สูงมาก (60 -85 °C)

อัตราการเกิดพอลิเมอไรเซชัน จะสูงซึ่งจะทำให้องศาของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (degree of polymerisation) สูงตามไปด้วย

สามารถทำเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องได้ง่าย เหมาะกับงานในด้านอุตสาหกรรม

ในทางตรงกันข้ามกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยวิธีอื่น ความหนืดของอิมัลชันจะไม่ขึ้น กับมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ ดังนั้นจึงสามารถเกิดพอลิเมอร์ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงได้โดยมีความหนืด ต่ำ

ตัวกลางที่ใช้มักเป็นน้ำ จึงไม่มีปัญหาเรื่องราคาของตัวทำละลายที่ใช้เป็นตัวกลาง

2.3 ส่วนประกอบของอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน

ในระบบของอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน จะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.3.1 ตัวกลาง (Continuous Phase)

ตัวกลางที่ใช้น้ำเป็นหลักเป็นน้ำ ซึ่งหน้าที่ของตัวกลาง คือ เป็นตัวระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา เป็นตัวทำลายสารที่ช่วยให้เกิดการกระจายตัว สารเริ่มต้นปฏิกิริยา สารที่ทำให้เกิดการแขวนลอย

น้ำที่ใช้ในอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน ต้องปราศจากอิออนชนิดต่าง ๆ น้ำที่มีอิออนจะไปยับยั้งปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และลดประสิทธิภาพของสารที่ช่วยให้เกิดการกระจายตัว โดยจะไปลดความว่องไวของประจุ นอกจากนี้ยังทำให้เปอร์เซ็นต์เฟดไม่ละลายอีกด้วย

2.3.2 มอนอเมอร์ (Monomer)

เป็นตัวกำหนดสมบัติของพอลิเมอร์ที่ได้ มอนอเมอร์ส่วนใหญ่จะมีพันธะคู่ ซึ่งเป็นไวเนลที่ไม่อิ่มตัวในโมเลกุล แต่ไวเนลมอนอเมอร์บางชนิดไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันได้โดยใช้ฟรีแรดิคคัล จากการศึกษาพบว่า มอนอเมอร์บางชนิดที่มีหมู่ที่ดึงอิเล็กตรอนอยู่ติดกับเอทิลีน จะเกิดพอลิเมอร์ไรเซชันแบบฟรีแรดิคคัลได้ดีที่สุด ส่วนมอนอเมอร์ที่มีหมู่ที่ให้อิเล็กตรอน จะเกิดพอลิเมอร์ไรเซชันแบบไอออนิกได้ดีกว่า

2.3.3 สารที่ทำให้เกิดการกระจายตัว (Emulsifier)

เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน สารที่ทำให้เกิดการกระจายตัวเป็นโมเลกุลที่มีขั้ว (hydrophilic) และไม่มีขั้ว (hydrophobic) อยู่ด้วยกัน

หน้าที่ของสารที่ทำให้เกิดการกระจายตัว

- ลดแรงตึงผิวระหว่างมอนอเมอร์และน้ำ เพื่อทำให้เกิดการกระจายตัวที่เสถียร
- ทำให้มอนอเมอร์เกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่เสถียร
- ทำให้เกิดไมเซลล์ (micelle) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกิดพอลิเมอร์ไรเซชัน

- ทำให้เกิดอนุภาคของพอลิเมอร์และป้องกันไม่ให้เกิดการเกาะกันเป็นก้อนระหว่างและหลังปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน

เมื่อเราเติมไฮโดรโฟบิกมอนอเมอร์เข้าไปในสารละลายของสารที่ทำให้เกิดการกระจาย
 ลอยตัว มอนอเมอร์จะผสมกับน้ำด้วยเหตุ 2 ประการ คือ การละลายและการเกิดอิมัลชัน การ
 ละลายเกิดขึ้นทันที เนื่องจากเสถียรภาพทางเทอร์โมไดนามิก ในสารละลายของสารที่ทำให้เกิด
 การกระจายลอยตัว ส่วนการเกิดอิมัลชันจะเกิดการกระจายลอยตัวอยู่ระหว่างชั้นของมอนอเมอร์
 เป็นอนุภาคขนาดเล็ก โดยมีโมเลกุลของสารที่ทำให้เกิดการกระจายลอยตัวอยู่ระหว่างชั้นของ
 มอนอเมอร์และน้ำ โดยส่วนไฮโดรโฟบิกจะหันเข้าหามอนอเมอร์และไฮโดรฟิลิกจะหันเข้าหาน้ำ

ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งของสารที่ทำให้เกิดการกระจายตัว คือ Critical Micelle
 Concentration (CMC) ซึ่งหากความเข้มข้นของสารที่ทำให้เกิดการกระจายลอยตัวต่ำกว่า CMC
 จะไม่เกิดไมเซลล์ขึ้น

CMC ขึ้นกับความสมดุลระหว่างไฮโดรฟิลิกและไฮโดรโฟบิกของสารที่ทำให้เกิดการ
 กระจายลอยตัว ที่ CMC สมบัติทางกายภาพหลายอย่างของสารละลายจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น
 ความหนืด , ความตึงผิว , สมบัติการนำไฟฟ้า


2.3.4 สารริเริ่มปฏิกิริยา (initiation)

มีความสำคัญในอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชันไม่น้อยไปกว่าสารที่ทำให้เกิดการกระจายลอย
 ตัว สารริเริ่มปฏิกิริยาโดยอาศัยอุณหภูมิในการแตกตัว เช่น แอมโมเนียม , โซเดียมและโปตัส
 เซียมเปอร์ซัลเฟต จะแตกตัวให้ฟรีแรดดิคัลที่อุณหภูมิเหมาะสม ซึ่งฟรีแรดดิคัล จะทำปฏิกิริยา
 กับไวนิลมอนอเมอร์ที่ยังไม่อิ่มตัวดังแสดงในปฏิกิริยาของเปอร์ซัลเฟตแรดดิคัล


การเกิดฟรีแรดดิคัล



ขั้นตอนเริ่มต้นปฏิกิริยา



ขั้นตอนดำเนินปฏิกิริยา



ขั้นตอนสิ้นสุดปฏิกิริยา

1.combination



2.disproportionation



2.4 กลไกของอิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน

กลไกของปฏิกิริยาในอิมัลชัน ยังไม่เป็นที่เข้าใจมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากความซับซ้อนของสารที่เข้าทำปฏิกิริยาและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ดังนั้นในการที่จะอธิบายกลไกของปฏิกิริยาจึงต้องสมมุติให้เป็นระบบในแบบ “อุคมคติ” ซึ่งมีแต่ส่วนประกอบที่จำเป็นเท่านั้น ได้แก่ น้ำ , มอนอเมอร์ , สารที่ทำให้เกิดการกระจายตัว และ สารริเริ่มปฏิกิริยา ซึ่งกลไกของปฏิกิริยาเป็นดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในสารละลายที่มีความเข้มข้นของสารที่ทำให้เกิดการกระจายตัวมากกว่า CMC โมเลกุลของสารที่ทำให้เกิดการกระจายตัวรวมตัวกันเป็นไมเซลล์ ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลของสารที่ทำให้เกิดการกระเจิงตัวมากมายและมีรูปร่างเป็นทรงกลม โดยมีส่วนไฮโดรโฟบิกของแต่ละโมเลกุลหันเข้าสู่ศูนย์กลางของไมเซลล์

ขนาดของไมเซลล์จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50 \AA ในสารละลาย 1 ลบ.ช.ม. จะมีไมเซลล์ประมาณ 10^{18} เมื่อเติมมอนอเมอร์ลงไป จะกระจายตัวอยู่ในรูปอนุภาคขนาดประมาณ $10,000 \text{ \AA}$ จะมีมอนอเมอร์ประมาณ 1% ถูกละลายโดยไมเซลล์ ซึ่งจะบวมตัวและมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ดังนั้นในระบบจะประกอบด้วย


- ตัวกลางที่เป็นน้ำ ซึ่งมีมอนอเมอร์ละลายอยู่ในความเข้มข้นที่ต่ำมาก
- อนุภาคของมอนอเมอร์ที่กระจายตัวอยู่ในน้ำ
- ไมเซลล์ของสารที่ทำให้เกิดการกระจายตัว ซึ่งมีมอนอเมอร์ละลายอยู่

ในระบบที่สมมุติขึ้นนี้ สารเริ่มต้นปฏิกิริยาจะแตกตัวให้ฟรีแรดิคคอลลในน้ำที่อุณหภูมิประมาณ $50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ เปอร์ซัลเฟตจะให้ฟรีแรดิคคอลลประมาณ $10^{13} / \text{ชม.}^3 / \text{วินาที}$ ฟรีแรดิคคอลลจะไปพบกับไมเซลล์ที่มีมอนอเมอร์ละลายอยู่และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันจะเกิดขึ้น หลังการเกิดขึ้นตอนเริ่มต้นปฏิกิริยา จะเกิดอนุภาคของพอลิเมอร์ที่มีมอนอเมอร์ล้อมรอบ

หลังขั้นตอนเริ่มต้นปฏิกิริยา ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันจะเกิดขึ้นในไมเซลล์อย่างรวดเร็ว และอนุภาคของพอลิเมอร์จะมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีสารที่ทำให้เกิดการกระจายตัวถูกดูดซับอยู่บนผิว ป้องกันการตกตะกอนของอนุภาคพอลิเมอร์

การถูกดูดซับนี้จะลดความเข้มข้นของสารที่ทำให้เกิดการกระจายตัว ซึ่งจะทำให้ สมดุลของสารที่ทำให้เกิดการกระเจิงตัวซึ่งละลายอยู่ และที่อยู่ในไมเซลล์เสียไป หลังจากปฏิกิริยาดำเนินไปได้ 10 - 20% จะไม่มีไมเซลล์เหลืออยู่อีก และความเข้มข้นของสารที่ทำให้เกิดการกระจายตัวที่ละลายอยู่ในน้ำ จะลดลงจนต่ำกว่า CMC ที่จุดนี้แรงตึงผิวจะมากขึ้น หลังจากนั้นจะไม่มีอนุภาคของพอลิเมอร์เกิดขึ้นอีก และ ขั้นตอนเริ่มต้นปฏิกิริยาจะเกิดภายในไมเซลล์ที่มีมอนอเมอร์ละลายอยู่เท่านั้น จำนวนของอนุภาคของพอลิเมอร์จะถูกกำหนดที่ตำแหน่งนี้ (ประมาณ $10^{15} / \text{ชม.}^3$)

อนุภาคของพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นและขยายขนาดใหญ่ขึ้น จะมีมอนอเมอร์แพร่ผ่านเข้าไปภายในเมื่อปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันดำเนินไปได้ประมาณ 60% มอนอเมอร์ทั้งหมดจะแพร่เข้าไปในอนุภาคของพอลิเมอร์ ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาต่อไป อัตราการเกิดพอลิเมอร์จะค่อย ๆ ลดลง ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันจะหยุดลงอย่างสมบูรณ์เมื่อมอนอเมอร์ในอนุภาคถูกใช้ไปจนหมด



รูปที่ 2.1 แสดงกลไกของการเกิดอิมัลชันพอลิเมอร์เอมิวชัน

2.4.1 ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาอิมัลชันพอลิเมอร์เอมิวชัน

- เสถียรภาพของมอนอเมอร์
- ชนิดและเสถียรภาพของสารเริ่มต้นปฏิกิริยา
- ชนิดของสารที่ทำให้เกิดการกระจายตัว
- สารยับยั้งปฏิกิริยา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.2 ผลของอุณหภูมิต่อปฏิกิริยาอิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน

เมื่ออุณหภูมิในระบบเพิ่มขึ้นจะมีผลต่อปฏิกิริยาอิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน ดังนี้

- ความเข้มข้นของฟรีแรดคัลจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้น
- โมเชลล์จะเพิ่มขึ้นทำให้อนุภาคของพอลิเมอร์จะเพิ่มขึ้นด้วย
- อัตราการแพร่ของมอนอเมอร์เข้าไปยังอนุภาคของพอลิเมอร์จะเพิ่มขึ้น
- อัตราการแพร่ของฟรีแรดคัลเข้าไปยังอนุภาคของพอลิเมอร์เพิ่มขึ้น

2.4.3 ผลข้างเคียงอื่น ๆ

สิ่งที่จะเกิดในระหว่างปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันเหล่านี้ ได้แก่

- ความไม่เสถียรของอิมัลชัน เนื่องจากการจับกันเป็นก้อน หรือการเปลี่ยนแปลงความหนืด
- การเกิดเจลพอลิเมอร์ (gelled polymer)
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพอลิเมอร์ และการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ (molecular weight distribution)

2.5 สมบัติทางกายภาพของอิมัลชันและพอลิเมอร์

2.5.1 สมบัติทางกายภาพของอิมัลชัน

2.5.1.1 ความเสถียรของอนุภาคอิมัลชัน (Stability)

จะบอกได้จากเปอร์เซ็นต์ของการเกาะกันเป็นก้อนของอนุภาคว่ามากหรือน้อย ถ้ามากก็หมายความว่า อิมัลชันมีความเสถียรน้อย ความเสถียรนี้จะขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย คือ ปริมาณและชนิดของสารที่ช่วยให้เกิดการกระจายตัว ซึ่งมีขอบเขตในการพิจารณากว้างมาก บางชนิดสามารถให้ความเสถียรที่ดีโดยไม่ต้องใช้สารอื่น ๆ แต่บางชนิดต้องใช้ในการเพิ่มความเสถียร (stability) ช่วย และถ้าสารที่ช่วยให้เกิดการกระจายตัวมีประสิทธิภาพไม่ดี จะไม่สามารถปกคลุมอนุภาคได้ทั่วถึง จะทำให้เกิดการเกาะกันเป็นก้อนใหญ่ได้ จึงต้องเติมปริมาณสารเข้าไปเพิ่มอีก

- ผลของความเป็นกรด-ด่าง การปรับ pH บางครั้งจำเป็นในการทำอิมัลชันเสถียรเพิ่มขึ้น บางทีอาจเติมบัฟเฟอร์ เช่น ฟอสเฟต , กรดอะมิโน หลังจากทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน

- การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ถ้าสูงหรือต่ำเกินไปจะทำให้สารที่ช่วยให้เกิดการกระจายตัวขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลถึงความเสถียรของอิมัลชัน

2.5.1.2 ความหนืด (Viscosity)

ความหนืดของอิมัลชันนั้นจะไม่ได้เกิดจากการที่พอลิเมอร์มีมวลโมเลกุลสูง หรือมีองศาของการเกิดพอลิเมอร์สูง แต่จะเกิดจาก

- ชนิดของสารที่ช่วยให้เกิดการกระจายตัว
- จำนวนอนุภาคที่มีอยู่ในอิมัลชัน หรือ ความเข้มข้นของอนุภาค ถ้ามีมากก็ให้ความหนืดสูง เพราะเมื่อมีจำนวนอนุภาคมาก ก็จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดมากขึ้นด้วย
- ขนาดของอนุภาค ถ้ามีขนาดเล็ก ก็จะมีความหนืดสูงเช่นเดียวกัน

2.5.1.3 ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)

คือค่าที่บอกถึงน้ำหนักของสารนั้นว่าหนักเป็นกี่เท่าของน้ำ โดยเฉพาะของผสม ซึ่งไม่สามารถหาความถ่วงจำเพาะของของผสมได้ นอกจากนี้ยังสามารถบอกถึงความเข้มข้นของสารแต่ละตัวในของผสมได้ อย่างเช่น ในสารโคพอลิเมอร์เมื่อทราบค่าความถ่วงจำเพาะของโคพอลิเมอร์นั้นและทราบว่าในสารมีอนุภาคอะไร และความกว้างจำนวนเท่าใด ก็จะพอประมาณได้ว่าใช้ปริมาณอนุภาคเท่าใด

2.5.1.4 ขนาดและการกระจายขนาดของอนุภาค (Particle Size)

ในระบบอิมัลชัน อินเทอร์นัลเฟส (internal phase) ของอิมัลชันจะกระจายอยู่ในรูปของทรงกลมมีลักษณะเป็นหยดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 0.1 ไมครอน ความจริงอนุภาคส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่า 0.25 ไมครอน และขนาดใหญ่ที่สุดที่พบใหญ่กว่า 0.25 ไมครอนประมาณ 100 เท่า

ขนาดของอนุภาคจะขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

- ความเข้มข้นของตัวเริ่มปฏิกิริยา ถ้ามีความเข้มข้นสูง จะให้ขนาดที่เล็กและจะมีผลถึงมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ คือ ทำให้มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ ต่ำ และมีการกระจายขนาดของอนุภาคสูง

- อุณหภูมิต้องไม่สูงหรือต่ำเกินไป
- อัตราการเกิดปฏิกิริยา ถ้าอัตราสูงจะให้ขนาดของอนุภาคที่เล็ก
- ชนิดและปริมาณของสารที่ทำให้เกิดการกระจายตัว เช่นถ้าใช้สารที่ทำให้เกิดการกระจายตัวแบบประจุลบ และมีความเข้มข้นต่ำ จะให้อนุภาคขนาดเล็ก และขนาดของอนุภาคจะมีผลต่อสิ่งต่าง ๆ ภายในระบบของอิมัลชัน คือจะมีผลต่อลักษณะที่ปรากฏให้เห็นของอิมัลชัน ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะที่ปรากฏที่ขนาดต่าง ๆ ของอนุภาคอิมัลชัน

ขนาดของอนุภาค	ลักษณะที่ปรากฏ
macro globules	จะเห็นเป็น 2 ส่วน
1 ไมครอน	สีขาวเหมือนน้ำมัน
0.01 - 1 ไมครอน	สีขาวออกฟ้า
0.05 - 0.1 ไมครอน	มีสีเทาและกึ่งโปร่งใส
0.05 ไมครอน	โปร่งใส

ซึ่งทำให้สามารถประมาณขนาดของอนุภาคได้ว่ามีขนาดเท่าใด เมื่อเห็นลักษณะที่ปรากฏออกมาของอิมัลชัน

- จะมีผลต่อความหนืดของอิมัลชัน คือ ถ้าขนาดอนุภาคเล็กลง จะทำให้ความหนืดเพิ่มขึ้น เพราะว่าเมื่อมีขนาดของอนุภาคเล็กลง จะทำให้พื้นที่ผิวของอนุภาคมากขึ้น จึงทำให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากขึ้น จึงทำให้มีความหนืดมากขึ้น

2.5.1.5 สมบัติการละลาย (Solution properties)

สารเคมีชนิดหนึ่งจะเป็นตัวทำละลายสำหรับวัสดุหนึ่งถ้าโมเลกุลของวัสดุทั้งสอง สามารถเข้ารวมตัวกันได้ โดยที่โมเลกุลสามารถอยู่ด้วยกันโดยไม่มีแนวโน้มที่จะแยกออกจากกัน ซึ่งในที่นี้ไม่ได้บ่งถึงอัตราเร็วในการเกิดเป็นสารละลายและอุณหภูมิโมเลกุลของสารสองชนิดที่แตกต่างกัน จะสามารถอยู่ด้วยกันได้

2.5.2 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์

สมบัตินี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของพอลิเมอร์ว่าพอลิเมอร์นั้นมีค่า T_g เท่าใด มีความเป็นผลึกมากน้อยเพียงใด โครงสร้างทางเคมีเป็นอย่างไร จึงจะสามารถบอกได้ว่า พอลิเมอร์ชนิดนั้นมีสมบัติทางกายภาพอย่างไร และสำหรับโคพอลิเมอร์นั้นจะมีสมบัติขึ้นกับ สมบัติของโฮโม พอลิเมอร์แต่ละชนิดที่ใช้และปริมาณของมอนอเมอร์ชนิดนั้น ถ้ามีปริมาณมากก็จะมีสมบัติค่อนข้างไปทางโฮโมพอลิเมอร์ชนิดนั้น

2.6 ลาเท็กซ์ (Latex)

ลาเท็กซ์ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือส่วนของพอลิเมอร์ที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลาง (dispersed phase) และส่วนของตัวกลาง (dispersion medium) ลาเท็กซ์มีลักษณะเหมือนน้ำนม มีสีขาวขุ่น ซึ่งเกิดจากการกระจายตัวอย่างเสถียรของพอลิเมอร์ในตัวกลางที่เป็นน้ำ สามารถแบ่งลาเท็กซ์ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี้

2.6.1 ลาเท็กซ์ธรรมชาติ

หมายถึงลาเท็กซ์ที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติ จากการกรีดยาง มีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ

- ส่วนของอนุภาคยางมีประมาณ 35% โดยน้ำหนัก
- ส่วนของน้ำ มีประมาณ 55% โดยน้ำหนัก
- ส่วนของลูทอยด์ (สีเหลือง) อีกประมาณ 10% โดยน้ำหนัก

อนุภาคยางธรรมชาติ ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอน พวก cis-1,4-polyisoprene รูปร่างของอนุภาคมีทั้งรูปกลมและรูปรี มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ $2 \times 10^2 - 2 \times 10^4$ Å ไม่ละลายน้ำมีลักษณะเป็นโมเลกุลที่มีสายโซ่ยาว มีน้ำหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง $5 \times 10^4 - 3 \times 10^6$ ผิวของอนุภาคยางห่อหุ้มด้วยชั้นของ ฟอสโฟไลปิด และโปรตีน ทำให้อนุภาคของยางธรรมชาติมีสภาพเป็น (+) หรือ (-) ขึ้นอยู่กับ pH ของระบบ โดยมีจุด isoelectric ประมาณ 3.6 ดังนั้นที่ผิวของอนุภาคจะแสดงประจุที่ผิวเป็นลบเมื่อมี $pH > 3.6$

และจะแสดงประจุบวกเมื่อ $pH < 3.6$ คุณสมบัติที่ดีของลาเท็กซ์ธรรมชาติ คือมีความแข็งแรงขณะเป็นเจลเปียกสูง (high wet-gel strength) ทำให้เกิดเป็นฟิล์มแห้งได้เร็วมาก

2.6.2 ลาเท็กซ์สังเคราะห์

หมายถึงอนุภาคพอลิเมอร์ที่เตรียมจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชันเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็ก มีขนาดเท่า ๆ กัน มีลักษณะคล้ายกับลาเท็กซ์ธรรมชาติแต่มีอายุการใช้งาน

นานกว่า เนื่องจากมีความเสถียรมากกว่าและสามารถควบคุมการเกิดผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดตาม
ต้องการได้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การวิจัยและการดำเนินงาน

3.1 สารเคมี

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) สไตรีนมอนอเมอร์ | เกรดการค้า |
| 2) 2-เอทิลเฮกซิล อะคริเลต | เกรดการค้า |
| 3) เอทิลอะคริเลต | เกรดการค้า |
| 4) กรดอะคริลิก | เกรดการค้า |
| 5) โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต | เกรดการค้า |
| 6) โซเดียม โคลด์ซิลิเกต | เกรดการค้า |
| 7) โซเดียมฟอร์มอลดีไฮด์ซันฟอกซิเลต | เกรดการค้า |
| 8) โซเดียมไฮดรอกไซด์ | เกรดวิเคราะห์ |



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

- 1) หม้อปฏิกิริยา ขนาด 2000 มิลลิลิตร พร้อมฝาปิดแบบ 4 คอ แหวนล็อคของบริษัท pyrex จำกัด
- 2) อ่างน้ำร้อน (waterbath) พร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
- 3) มอเตอร์ชนิดความเร็วรอบสูง
- 4) ไบพัตคววนแบบ 3 ชั้น
- 5) กรวยหยดสาร
- 6) เทอร์โมมิเตอร์ ช่วงอุณหภูมิ 0-100°C
- 7) กระบอกตวง 200 มิลลิลิตร
- 8) ปีกเกอร์ 250 , 600 และ 1,000 มิลลิลิตร
- 9) ซ้อนตักสาร
- 10) แท่งแก้วคน
- 11) เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น PJ 3000 บริษัท Scientific Promotion จำกัด
- 12) เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น AC 210 S บริษัท Scientific Promotion จำกัด
- 13) ตู้อบ รุ่น 1370 FX บริษัท Sheldon Manufacturing จำกัด
- 14) เครื่องวัด pH รุ่น 654 บริษัท Metrohm
- 15) เครื่อง Mastersizer - X รุ่น MSX 14 บริษัท Malvern Instruments Limited
- 16) เครื่องวัดความหนืดแบบ Brookfield รุ่น LVT บริษัท Brookfield Engineering
- 17) เครื่องวัดทดสอบความเสถียรเชิงกล
- 18) เครื่องมือ IR Spectrophotometer รุ่น IR-810 บริษัท Jasco จำกัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 วิธีการทดลอง

การศึกษาเทคนิคและสถานะของปฏิกิริยาที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์

3.3.1 การศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์โดยจะทำการศึกษาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนของมอนอเมอร์ไปเป็นพอลิเมอร์ (% conversion)

สูงสุด

1) มอนอเมอร์ที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ประกอบด้วย

สไตรีน (styrene = S)

เอทิลอะคริเลต (ethyl acrylate = EA)

2 - เอทิลเฮกซิล อะคริเลต (2-EHA)

กรดอะคริลิก (acrylic acid = AA)

โดยในการทดลองจะทำการเตรียมมอนอเมอร์ในอัตราส่วนต่าง ๆ ดังตารางที่ 1 (หน่วยเป็นกรัม)

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงอัตราส่วนของมอนอเมอร์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์

สูตรที่	styrene monomer	2-ethyl hexyl acrylate	ethyl acrylate	acrylic acid
1	30	60	8	4
2	30	67	1	4
3	30	65	1	8
4	30	20	48	4
5	30	18	48	8
6	43	52	3	4

โดยในการทดลองจะทำการชั่งน้ำหนักของมอนอเมอร์ในอัตราส่วนต่าง ๆ ตามตาราง ซึ่ง จะทำการทดลองในจำนวน 12 เตา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำนักหอสมุดกลาง _ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

2) สารลดแรงตึงผิว (surfactant) หรือ อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (sodium dodecyl sulfate = SDS)

3) ตัวริเริ่มปฏิกิริยา (initiator) โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต (potassium persulfate = $K_2S_2O_8$)

เนื่องจากในการเกิดปฏิกิริยาของลาเท็กซ์ในอิมัลชันพอลิเมอร์เซชันนั้นเทคนิคในการเติมสารตั้งต้นจะมีผลต่อปฏิกิริยาอิมัลชันพอลิเมอร์เซชันเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหาเทคนิคที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนจากสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด จึงได้ทำการทดลองดังนี้

3.3.1.1 ใส่มอนอเมอร์และตัวริเริ่มไว้ในกรวยหยด (dropping funnel) โดยเติมสารลดแรงตึงผิวและกรดอะคริลิกไว้ในหม้อปฏิกิริยาอยู่ก่อนแล้ว

วิธีการทดลอง

เตรียมมอนอเมอร์ในอัตราส่วนเดียวกับในตารางที่ 1 โดยจะเตรียมมอนอเมอร์จำนวน 12 เท้า แล้วนำมอนอเมอร์ที่เตรียมได้ใส่ลงในกรวยหยด (dropping funnel)

เตรียมตัวริเริ่ม โดยทำการชั่ง โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต ($K_2S_2O_8$) มาประมาณ 0.5 กรัม ต่อ อัตราส่วนของมอนอเมอร์จำนวน 1 เท้า (ตัวริเริ่ม 6 กรัมต่อมอนอเมอร์ 12 เท้า) แล้วนำมาละลายด้วยน้ำกลั่น (น้ำกลั่น 500 มิลลิลิตรต่อตัวริเริ่ม 6 กรัม) แล้วนำตัวริเริ่มที่เตรียมได้ใส่ลงในกรวยหยด (dropping funnel)

เตรียมสารลดแรงตึงผิว โดยทำการชั่ง โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ในอัตราส่วน 2.5 กรัมต่อปริมาตรมอนอเมอร์ 1 เท้า (SDS 30 กรัมต่อมอนอเมอร์ 12 เท้า) โดยนำมาละลายด้วยน้ำกลั่น (น้ำกลั่น 700 มิลลิลิตรต่อ SDS 30 กรัม)

นำสารลดแรงตึงผิวที่เตรียมได้และกรดอะคริลิกใส่ลงในหม้อปฏิกิริยา แล้วติดตั้งใบพัดปั่นกวน ปิดฝาแล้วถือค้ำให้แน่น ติดตั้งสามทางที่คออันใดอันหนึ่งของฝาหม้อปฏิกิริยาแล้วต่อกรวยหยดของมอนอเมอร์และตัวริเริ่มลงไป ส่วนคอที่เหลือจะทำการต่อท่อ นำแก๊สไนโตรเจน

ในการทำปฏิกิริยาพอลิเมอร์เซชันจะทำการหยดมอนอเมอร์ในอัตราเร็วประมาณ 4 มล./นาที่ และทำการหยดตัวริเริ่มในอัตราเร็วประมาณ 1 มล./นาที่

ช่วงอุณหภูมิขณะทำการหยดมอนอเมอร์และตัวริเริ่มจะใช้อุณหภูมิประมาณ $77^{\circ}C$ และหลังจากหยดมอนอเมอร์และตัวริเริ่มหมด (ภายใน 90 นาที) จะทำการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็น $85^{\circ}C$ แล้วทำการปั่นต่อเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กรองพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้ด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกเอาตะกอนออกไป เก็บ
ลาเท็กซ์ที่กรองได้ไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป

ทำการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่มีอัตราส่วนของมอนอเมอร์ต่าง ๆ ดังตารางที่ 3.1

3.3.1.2 ใส่มอนอเมอร์ สารลดแรงตึงผิวและกรดอะคริลิกลงในหม้อปฏิริยาก่อนแล้วแบ่งตัวริเริ่ม เป็นอัตราส่วนต่าง ๆ แล้วเติมลงไปตามช่วงเวลาที่กำหนด

วิธีการทดลอง

เตรียมมอนอเมอร์ในอัตราส่วนดังตารางที่ 3.1 (ใช้จำนวน 12 เท่า)

ชั่งโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟตมาประมาณ 0.5 กรัมต่อมอนอเมอร์ 1 เท่า แล้วนำมาละลาย
ด้วยน้ำกลั่น (ตัวริเริ่ม 6 กรัมต่อมอนอเมอร์ 12 เท่า ละลายน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร)

ชั่งสารลดแรงตึงผิว ประมาณ 2.5 กรัมต่อมอนอเมอร์ 1 เท่า ละลายด้วยน้ำกลั่น (สารลด
แรงตึงผิว 30 กรัมต่อมอนอเมอร์ 12 เท่า ละลายน้ำกลั่น 600 มิลลิลิตร)

ชั่งโซเดียมฟอร์มอลดีไฮด์ซัลฟอกซิเลต 5.28 กรัม (ทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มเสถียรภาพ
stabilizer) แล้วนำมาละลายน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร

แบ่งสารละลายของตัวริเริ่มที่เตรียมได้ในข้อ 2 ออกเป็น 4 ส่วน คือ 40 , 25 , 25 , 10%
โดยปริมาตร

ใส่สารลดแรงตึงผิว กรดอะคริลิกลงในหม้อปฏิริยาแล้วทำการปรับ pH ให้เป็นกลาง
(pH = 7) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10% แล้วเติมสารละลายของสารเพิ่ม
เสถียรภาพ ที่เตรียมได้ในข้อ 4 แล้วนำไปปั่นที่อุณหภูมิประมาณ 50°C จนเข้ากัน

จากนั้นเติมมอนอเมอร์ที่เตรียมได้ในข้อ 1 พร้อมทั้งเติมสารละลายของตัวริเริ่มที่แบ่งไว้
40% โดยปริมาตรลงในหม้อปฏิริยา จากนั้นทำการปั่นที่อุณหภูมิ 77°C

เติมสารละลายของตัวริเริ่มทุกครั้งชั่วโมงในปริมาณ 25% , 25% และ 10%

ทำการเพิ่มอุณหภูมิของปฏิริยาหลังจากเติมสารละลายของตัวริเริ่มครั้งสุดท้าย เป็น 85
°C แล้วทำการปั่นต่ออีกประมาณ 2 ชั่วโมง

กรองพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้แล้วนำไปทดสอบ

ทำการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ในอัตราส่วนต่าง ๆ ตามตารางที่ 3.1

เมื่อทำการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ตามวิธีดังกล่าวทั้ง 2 วิธีแล้วจึงนำมาทำการศึกษา
เปรียบเทียบผลของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ทั้ง 2 วิธีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อเลือกเทคนิค
ที่ให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ (% conversion) สูงสุดมา ศึกษาถึงปริมาณของตัวริ

เริ่มที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ลาเท็กซ์เพื่อให้ได้พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่มีปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

3.3.2 ทำการศึกษาปริมาณของตัวริเริ่มต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์

นำวิธีการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่ดีที่สุด มาทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณของตัวริเริ่มที่ใช้ โดยทำการเพิ่มตัวริเริ่มเป็น 200 , 300 , 333 , 400 และ 433% ของปริมาณตัวริเริ่มที่ใช้อยู่เดิม แล้วทำการศึกษาเปรียบเทียบถึงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ไปเป็นผลิตภัณฑ์ของสารตั้งต้น

3.4 การทดสอบสมบัติของลาเท็กซ์

3.4.1 การหาปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content = TSC)

ทำการหาปริมาณของแข็งคงเหลือทั้งหมดจากสูตร

$$\text{TSC (\%)} = \frac{100 \text{ (dry sample weight)}}{\text{wet sample weight}}$$

โดยในการทดลองจะทำการหีบอลูมิเนียมฟอยด์ให้เป็นรูปกระถงแล้วนำไปชั่งน้ำหนักหยดลาเท็กซ์ลงไปในกระถงพอสมควร นำกระถงที่มีลาเท็กซ์แล้วนำไปชั่งน้ำหนัก จากนั้นลบบอกด้วยน้ำหนักของกระถงก็จะทราบน้ำหนักของลาเท็กซ์ที่หยดลงบนกระถง นำเอาไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 50°C แล้วจึงชั่งน้ำหนักของกระถง จากนั้นนำไปอบต่ออีกจนกระทั่งได้น้ำหนักที่คงที่ แล้วคำนวณค่า TSC ตามสมการ

3.4.2 การหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ (% conversion)

คำนวณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ของลาเท็กซ์ได้จากการคำนวณตามสมการ

$$\text{conversion (\%)} = \frac{\text{TSC ที่ได้จากทดลอง} \times 100}{\text{TSC ที่ได้จากทฤษฎี}}$$

3.4.3 การหาความหนืด (viscosity)

ความหนืดของลาเท็กซ์สามารถวัดได้ด้วยเครื่อง Brookfield viscometer โดยเทลาเท็กซ์ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร นำเอาแกนหมุนของเครื่องหมายเลข 3 มาใส่กับตัวเครื่อง กดแกนหมุนลงไปในลาเท็กซ์ให้จมลงไปจนถึงขีดของแกนหมุน เปิดเครื่องให้หมุนด้วยความเร็วรอบที่เหมาะสม ทำการอ่านค่าซ้ำ 3 ครั้ง

$$\text{viscosity} = F \times R$$

โดย R = ค่าที่อ่านได้จากเครื่อง

F = ตัวคูณที่ได้จากแกนหมุนของเครื่อง และความเร็วรอบ ซึ่งได้จากตารางที่ให้มากับเครื่อง

3.4.4 การหาค่า pH

วัดค่า pH ของลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้โดยใช้ pH meter โดยทำการสอบเทียบค่าวัด ขั้วอิเล็กโทรดด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ และทำการปรับอุณหภูมิของตัวอย่างที่จะนำมาวัดให้เป็น 25°C ก่อนทำการวัด

3.4.5 การทดสอบเสถียรภาพเชิงกล (mechanical stability = MST)

เสถียรภาพเชิงกลของลาเท็กซ์คือความสามารถในการต้านทานต่ออิทธิพลเชิงกล ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เมื่อความรุนแรงของการชนกันของอนุภาคเพิ่มขึ้น เสถียรภาพเชิงกลสามารถวัดได้โดยการกวนลาเท็กซ์ในสถานะตามมาตรฐาน ASTM แล้วทำการวัดเวลาก่อนที่จะเกิดการรวมตัวกันเป็นก้อนของลาเท็กซ์ (coagulum)

สถานะต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ASTM เป็นดังนี้

- อัตราการปั่นกวน 14000 ± 200 รอบต่อนาที
- อุณหภูมิของตัวอย่างลาเท็กซ์ 35 ± 1 °C

3.4.6 การหาขนาดอนุภาคของลาเท็กซ์ด้วยเครื่อง Mastersizer-X

เติมตัวอย่างลาเท็กซ์ที่มี obseration ≅ 21% เข้าไปในเครื่อง ทำการวัด background แล้วจึงทำการวัดขนาดของอนุภาคและคำนวณการกระจายตัวของอนุภาค (size distribution)

8.4.7 ทำการหาค่าประกอบของลาเท็กซ์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ของ IR

ทำการหาค่าประกอบของลาเท็กซ์โดยการทำให้ลาเท็กซ์ให้อยู่ในรูปของฟิล์ม แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วย IR เพื่อหาหมู่ฟังก์ชันของลาเท็กซ์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์

4.1 การศึกษาสภาวะและเทคนิคที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์

จากการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ ด้วยวิธีใส่มอนอเมอร์และตัวริเริ่มไว้ในกรวยหยด (dropping funnel) โดยเติมสารลดแรงตึงผิวและกรดอะคริลิกไว้ในหม้อปฏิกริยาอยู่ก่อนแล้วทำการปั่นกวนที่ความเร็วรอบ 350 รอบต่อนาที ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน ที่อุณหภูมิประมาณ 77 °C และหลังจากมอนอเมอร์และตัวริเริ่มหมด (ภายใน 90 นาที) จะทำการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็น 85 °C แล้วทำการปั่นต่ออีก 2 ชั่วโมง พบว่าวิธีนี้มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์โดยมีมอนอเมอร์ตกค้างมาก

ต่อมาจึงทดลองใช้วิธีการแบ่งเติมสารละลายของตัวริเริ่มออกเป็นส่วน ๆ คือ 40 , 25 , 25 , 10% โดยปริมาตร หลังจากนั้นแบ่งเติมลงในหม้อปฏิกริยา โดยปริมาตร 40% แรกจะเติมลงไปพร้อมมอนอเมอร์ทั้งหมด จากนั้นเติมสารละลายของตัวริเริ่มที่เหลืออยู่ทุกครึ่งชั่วโมง โดยทำการปั่นที่ความเร็วรอบ 350 รอบต่อนาที ภายใต้สภาวะบรรยากาศไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 77 °C จากนั้นเมื่อตัวริเริ่มหมด เพิ่มอุณหภูมิเป็น 85 °C พบว่าการสังเคราะห์ด้วยวิธีนี้ จะได้พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าวิธีแรก จึงเลือกวิธีนี้ไปใช้ในการสังเคราะห์ต่อไป

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่า Total solid content และค่า % Conversion ระหว่างพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์โดยวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2

อัตราส่วน S / 2-EHA / EA / AA	คุณสมบัติ			
	TSC		Conversion	
	วิธีที่ 1	วิธีที่ 2	วิธีที่ 1	วิธีที่ 2
30 / 60 / 8 / 4	33.32	45.76	66.57	91.23
30 / 67 / 1 / 4	35.88	-	71.65	-
30 / 65 / 1 / 8	32.28	-	65.30	-
30 / 20 / 48 / 4	33.33	-	66.58	-
30 / 18 / 48 / 8	35.94	-	72.66	-
43 / 52 / 3 / 4	34.34	-	68.53	-

วิธีที่ 1 ใส่มอนอเมอร์และตัวริเริ่มไว้ในกรวยหยดคนละอัน สารลดแรงตึงผิว+กรดอะคริลิกอยู่ในหม้อปฏิกริยา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีที่ 2 ใส่มอนอเมอร์+สารลดแรงตึงผิว+กรดอะคริลิกในหม้อปฏิริยา แบ่งตัวริเริ่มเป็นอัตราส่วนต่างๆ เติมน้ำไปจน
 เวลาที่กำหนด
 - ไม่ได้ทำการทดลอง

**4.2 การศึกษาปริมาณของตัวริเริ่มต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์
 ของสารตั้งต้น**


การศึกษาปริมาณของตัวริเริ่มปฏิริยาด้วยวิธีการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์แบบแบ่ง
 เติมน้ำละลายของตัวริเริ่มออกเป็นส่วน ๆ คือ 40 , 25 , 25 , 10% โดยปริมาตร โดยเตรียม
 ลาเท็กซ์สูตร S / 2-EHA / EA / AA = 30 / 60 / 8 / 4 โดยปริมาณของตัวริเริ่มที่เพิ่มขึ้นเป็น 100%
 , 200% , 300% , 333% , 367% , 400% และ 433% ตามลำดับ พบว่าที่ปริมาณของตัวริเริ่มที่เพิ่ม
 ขึ้นจากเดิม 433% (26 กรัม) นั้นจะให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์สูงสุด จึงเลือกใช้
 ปริมาณของตัวริเริ่มดังกล่าวไปใช้ในการสังเคราะห์ต่อไป

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลของการเพิ่มปริมาณของตัวริเริ่มต่อค่า Total solid content และ
 % Conversion ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้

ปริมาณของตัวริเริ่มที่ เพิ่มขึ้น	TSC (%)	% conversion	particle size (µm)
100 %	45.76	91.23	1.57
200 %	47.02	93.52	7.53
300 %	47.74	94.74	1.63
333 %	48.21	95.60	2.37
367 %	48.86	96.81	2.55
400 %	49.21	97.43	4.13
433 %	50.09	99.09	2.74

หมายเหตุ ลาเท็กซ์สูตรที่สังเคราะห์คือ S / 2-EHA / EA / AA = 30 / 60 / 8 / 4
 ใช้วิธีการสังเคราะห์แบบที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทีวีเริ่มกับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่มีสไตรีนเป็นหลักตามอัตราส่วนต่าง ๆ

เมื่อได้สภาวะ , เทคนิคและปริมาณของตัวริเริ่มที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ (จากหัวข้อ 4.1 และ 4.2) จึงนำมาทำการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ตามอัตราส่วนต่าง ๆ พบว่าการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ด้วยวิธีดังกล่าวได้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์สูงและพบว่าไม่มีมอนอเมอร์ตกค้างหลงเหลืออยู่เลย

ตารางที่ 4.3 แสดงสมบัติต่างๆของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่มีอะโครเลตเป็นหลักในอัตราส่วนต่างๆ

อัตราส่วน S / 2-EHA / EA / AA	TSC (%)	conversion (%)	mechanical stability	viscosity (cps)	pH	particle size (µm)	T _g (°C)
30/60/8/4	50.09	99.09	9930	200	6.0	2.74	-44
30/67/1/4	49.92	98.68	7241	200	5.6	1.58	-41
30/65/1/8	45.89	92.84	7184	350	5.2	2.01	-52
30/20/48/4	48.47	96.82	8498	110	6.0	1.97	-18
30/18/48/8	49.01	99.09	7552	1650	5.0	2.15	-27
43/52/3/4	49.89	99.56	7066	110	5.6	1.44	-26.7

หมายเหตุ

- ใช้วิธีการสังเคราะห์แบบที่ 2 โดยใช้ปริมาณตัวริเริ่ม 433%

- คำนวณค่า Tg จากสมการ

$$1/T_g = W_1/T_{g1} + W_2/T_{g2} + \dots + W_n/T_{gn}$$

ในที่นี้ T_g = copolymer T_g in °K

W_n = weight fraction of monomer percent

T_{gn} = homopolymer T_g in °K

- ค่า Tg ของ S = 378 °K , 2-EHA = 203 °K , EA = 261 °K และ AA = 165 °K

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบสมบัติต่าง ๆ ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์โดยวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 ซึ่งเพิ่มปริมาณของตัวริเริ่มขึ้นเป็น 433% ความเร็วรอบของใบพัด 350 รอบต่อนาที

อัตราส่วน S/2EHA/ EA/AA	TSC %		Conversion %		Mechanical stability (S)		Viscosity (cps)		pH	
	วิธีที่ 1	วิธีที่ 2	วิธีที่ 1	วิธีที่ 2	วิธีที่ 1	วิธีที่ 2	วิธีที่ 1	วิธีที่ 2	วิธีที่ 1	วิธีที่ 2
30/60/8/4	33.32	50.09	66.57	99.09	227	9930	75	200	5.944	5.970
30/67/1/4	35.88	49.92	71.65	98.68	3	7241	80	200	5.233	5.571
30/65/1/8	36.28	45.89	73.40	92.84	139	7184	20	350	4.843	5.178
30/20/8/4	33.33	48.47	66.58	96.82	128	8498	30	110	5.495	5.987
30/18/48/8	35.94	49.01	72.66	99.09	0.10	7552	30	1350	6.073	5.031
43/52/3/4	34.34	49.89	68.53	99.56	295	7066	250	110	4.885	5.605

หมายเหตุ - วิธีที่ 1 ใช้ปริมาณตัวริเริ่ม 6 กรัม
- วิธีที่ 2 ใช้ปริมาณตัวริเริ่ม 26 กรัม


4.4 การศึกษาความหนืดของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้

ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.2 พบว่าความหนืดของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้จะอยู่ในช่วง 100 - 400 cps โดยสูตรที่มีลักษณะเป็นครีมจะมีค่าความหนืดที่สูง

4.5 การศึกษาค่า pH ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้


ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.3 พบว่าค่า pH จะอยู่ในช่วง 5 - 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกับเวลา
ของพอลิเมอร์ธาเท็กซ์สูตรที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกับเวลา
ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์สูตรที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกับเวลา
ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์สูตรที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




**รูปที่ 4.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกับเวลา
ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์สูตรที่ 4**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**รูปที่ 4.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกับเวลา
ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์สูตรที่ 5**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**รูปที่ 4.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกับเวลา
ของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์สูตรที่ 6**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.6 การทดสอบเสถียรภาพเชิงกล (mechanical stability = MST)

ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.4 พบว่าเสถียรภาพเชิงกลของลาเท็กซ์พอลิเมอร์ที่เตรียมด้วยวิธีแบ่งเติมสารละลายตัวริเริ่มด้วยอัตราส่วน 40 - 25 - 25 - 10 มีเสถียรภาพเชิงกลที่ดีกว่าวิธีแบบหยดมอนอเมอร์และตัวริเริ่ม

4.7 การศึกษาขนาดอนุภาคด้วยเครื่อง Mastersizer-X

ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 4.4 พบว่า ขนาดของอนุภาคจะอยู่ในช่วง 1 - 2 μm และพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้ถ้ามีลักษณะเป็นครีมจะมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่าแบบน้ำมัน

4.8 การตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วยวิธี IR spectroscopy

จากการตรวจสอบด้วย IR spectroscopy พบว่ามีพีคแสดงหมู่ฟังก์ชันของมอนอเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ พบพีคแสดงหมู่อะโรมาติก และหมู่คาร์บอนิลของสารประกอบอะคริลิก



บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์

จากการทดลองหาสภาวะ ,เทคนิคและปริมาณของตัวริเริ่มที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชันของลาเท็กซ์ที่มีสไตรีนเป็นหลัก ได้วิธีการที่เหมาะสมดังนี้

ขั้นแรกเตรียมสารลดแรงตึงผิว โดยละลายด้วยน้ำกลั่น แล้วเติมกรดอะคริลิกตามปริมาณที่กำหนด จากนั้นทำการปรับ pH ให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เมื่อเป็นกลางแล้วเติมสารเพิ่มเสถียรภาพ แล้วทำการปั่นกวนให้เข้ากันที่อุณหภูมิ 50 °C จากนั้นจึงเติมมอนอเมอร์ทั้งหมดและสารละลายตัวริเริ่ม 40% โดยปริมาตร ซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิขณะทำปฏิกิริยาเป็น 77 °C หลังจากนั้นทุกครึ่งชั่วโมงจะทำการเติม 25% , 25% และ 10% ตามลำดับ และเมื่อเติมสารละลายตัวริเริ่มครบหมดแล้วจึงทำการเพิ่มอุณหภูมิเป็น 85 °C แล้วทำการปั่นต่ออีก 2 ชั่วโมง โดยความเร็วรอบของใบพัดที่ใช้จะมีค่า 350 รอบต่อนาที ตลอดการทำปฏิกิริยา

5.1.2 สมบัติของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้

จากการทดลองพบว่า สมบัติของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้ มีสมบัติค่อนข้างดี โดยมีค่าเสถียรภาพเชิงกลที่สูง ซึ่งจะแสดงถึงความสามารถในการต้านทานต่ออิทธิพลเชิงกลที่ดี ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าสูง และพอลิเมอร์ลาเท็กซ์จะมีค่า pH อยู่ในช่วงของกรดเล็กน้อย ขนาดของอนุภาคของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่สังเคราะห์ได้ก็มีขนาดค่อนข้างเล็ก และค่าความหนืดที่ทดสอบได้จะอยู่ในช่วง 100 - 400 cps.

5.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) การควบคุมอุณหภูมิระหว่างทำปฏิกิริยาเป็นเรื่องสำคัญ ต้องควบคุมอุณหภูมิของปฏิกิริยาอย่าให้สูงเกินไป เพราะระบบเป็นระบบคายความร้อน
- 2) ผู้ทำการทดลองควรใช้อุปกรณ์ป้องกันในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
- 3) ควรศึกษาและค้นคว้าเพื่อพัฒนาโครงการพิเศษนี้ต่อไปในเรื่องอุตสาหกรรม




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพแสดงการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลาเท็กซ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพแสดงเครื่องมือวิเคราะห์หาความหนืด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพแสดงเครื่องมือวัดค่า pH

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพแสดงเครื่องมือทดสอบเสถียรภาพเชิงกล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพแสดงเครื่องมือวิเคราะห์หาขนาดอนุภาค

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพแสดงเครื่องมือ IR Spectrophotometer

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Mon, Feb 3, 1997 3:29PM

LATEX :Run Number 31

วิธี DROP สูตรที่ 1
ปริมาณตัวเริ่ม 6 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Mon, Feb 3, 1997 3:29PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 0.936 %

Concentration = 0.005 %

Obscuration = 23.01 %

d(0.5) = 1.54 µm

d(0.1) = 1.24 µm

d(0.9) = 2.03 µm

D[4, 3] = 1.53 µm

Span = 0.51


Mode = 1.51 µm

Sauter Mean (D[3,2]) = 1.38 µm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Specific Surface Area = 4.3331 sq. m. / gm

Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %	Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %
0.50	18.62	1.32	18.62	25.46	0.00	31.01	100.00
1.32	38.67	1.60	57.29	31.01	0.00	37.79	100.00
1.60	30.04	1.95	87.33	37.79	0.00	46.03	100.00
1.95	10.78	2.38	98.12	46.03	0.00	56.09	100.00
2.38	1.79	2.90	99.91	56.09	0.00	68.33	100.00
2.90	0.09	3.53	100.00	68.33	0.00	83.26	100.00
3.53	0.00	4.30	100.00	83.26	0.00	101.44	100.00
4.30	0.00	5.24	100.00	101.44	0.00	123.59	100.00
5.24	0.00	6.39	100.00	123.59	0.00	150.57	100.00
6.39	0.00	7.78	100.00	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	0.00	9.48	100.00	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	0.00	11.55	100.00	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	0.00	14.08	100.00	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	0.00	17.15	100.00	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	0.00	20.90	100.00	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	0.00	25.46	100.00	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

03 Feb 97 15:

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Fri, Feb 14, 1997 2:28PM

วิธี DROP สูตรที่ 2
ปริมาณหัวตัวเริ่ม 6 กรัม.

latex :Run Number 19

Source: Analysed

Measured on: Fri, Feb 14, 1997 2:28PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result Focus = 300 mm.


Residual = 3.745 %
d (0.5) = 1.68 µm
D [4, 3] = 2.90 µm
Salter Mean (D[3,2]) = 1.60 µm
Specific Surface Area = 3.7391 sq. m. / gm

Concentration = 0.005 %
d (0.1) = 1.27 µm
Span = 5.03

Obscuration = 21.26 %
d (0.9) = 9.64 µm

Mode = 1.54 µm
Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %	Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %
0.50	14.81	1.32	14.81	25.48	0.00	31.01	100.00
1.32	29.18	1.60	43.99	31.01	0.00	37.79	100.00
1.60	27.25	1.95	71.24	37.79	0.00	46.03	100.00
1.95	13.64	2.38	84.88	46.03	0.00	56.09	100.00
2.38	3.39	2.90	88.27	56.09	0.00	68.33	100.00
2.90	0.12	3.53	88.38	68.33	0.00	83.26	100.00
3.53	0.00	4.30	88.38	83.26	0.00	101.44	100.00
4.30	0.00	5.24	88.38	101.44	0.00	123.59	100.00
5.24	0.00	6.39	88.38	123.59	0.00	150.57	100.00
6.39	0.03	7.78	88.41	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	1.40	9.48	89.81	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	3.02	11.55	92.83	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	3.59	14.08	96.42	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	2.58	17.15	99.00	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	0.93	20.90	99.93	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	0.07	25.46	100.00	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

14 Feb 97 14:2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Thu, Feb 13, 1997 2:46PM

latex :Run Number 15

วิธี DROP สูตรที่ 3
ปริมาณตัวอย่าง 6 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Thu, Feb 13, 1997 2:45PM

Presentation: (20HD) 1.330, 1.530 + i 0.10000

Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 0.937 %

Concentration = 0.009 %

Obscuration = 21.08 %

d(0.5) = 7.78 μ m

d(0.1) = 1.41 μ m

d(0.9) = 21.69 μ m

D[4,3] = 10.82 μ m

Span = 2.61


Mode = 1.60 μ m

Sauter Mean (D[3,2]) = 2.90 μ m

Specific Surface Area = 2.0667 sq. m. / gm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) μ m	Result In %	Size (Hi) μ m	Result Below %	Size (Lo) μ m	Result In %	Size (Hi) μ m	Result Below %
0.50	5.76	1.32	5.76	25.46	1.98	31.01	95.15
1.32	13.69	1.60	19.45	31.01	0.74	37.79	95.90
1.60	14.59	1.95	34.04	37.79	0.43	46.03	96.33
1.95	9.38	2.38	43.42	46.03	0.68	56.09	97.01
2.38	3.60	2.90	47.02	56.09	1.01	68.33	98.02
2.90	0.51	3.53	47.53	68.33	1.05	83.26	99.07
3.53	0.00	4.30	47.53	83.26	0.70	101.44	99.76
4.30	0.00	5.24	47.53	101.44	0.24	123.59	100.00
5.24	0.00	6.39	47.53	123.59	0.00	150.57	100.00
6.39	2.47	7.78	50.01	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	5.63	9.48	55.64	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	8.29	11.55	63.93	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	9.47	14.08	73.40	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	8.84	17.15	82.25	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	6.78	20.90	89.02	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	4.15	25.46	93.17	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

13 Feb 97 14:4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X


Version 1.1a

Thu, Feb 13, 1997 2:58PM

latex :Run Number 18
 วิธี DROP ส่องที่ 4
 ปริมาณตัวอย่างเริ่ม 6 กรัม.
 Source: Analysed
 Measured on: Thu, Feb 13, 1997 2:57PM

Presentation: (20HD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
 Polydisperse model
 Volume Result
 Focus = 300 mm.
 Residual = 2.445 %
 d (0.5) = 1.73 µm
 D [4, 3] = 32.35 µm
 Sauter Mean (D[3,2]) = 1.96 µm
 Specific Surface Area = 3.0632 sq. m. / gm
 Concentration = 0.006 %
 d (0.1) = 1.28 µm
 Span = 46.97
 Obscuration = 21.92 %
 d (0.9) = 82.50 µm
 Mode = 1.50 µm
 Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %	Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %
0.50	13.53	1.32	13.53	25.46	0.00	31.01	69.51
1.32	26.64	1.60	40.17	31.01	0.39	37.79	69.90
1.60	21.06	1.95	61.24	37.79	1.70	46.03	71.60
1.95	7.23	2.38	68.47	46.03	3.87	56.09	75.47
2.38	1.01	2.90	69.48	56.09	6.77	68.33	82.24
2.90	0.03	3.53	69.51	68.33	8.07	83.26	90.31
3.53	0.00	4.30	69.51	83.26	4.15	101.44	94.46
4.30	0.00	5.24	69.51	101.44	0.77	123.59	95.23
5.24	0.00	6.39	69.51	123.59	0.00	150.57	95.24
6.39	0.00	7.78	69.51	150.57	0.00	183.44	95.24
7.78	0.00	9.48	69.51	183.44	0.52	223.51	95.78
9.48	0.00	11.55	69.51	223.51	1.56	272.31	97.33
11.55	0.00	14.08	69.51	272.31	1.81	331.77	99.14
14.08	0.00	17.15	69.51	331.77	0.86	404.21	100.00
17.15	0.00	20.90	69.51	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	0.00	25.46	69.51	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
 Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
 Serial No. 6209

13 Feb 97 14:51

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER

Version 1.1a

Fri, Feb 14, 1997 1:50PM

latex :Run Number 3

วิธี DROP สูตรที่ 5
ปริมาณตัวริเริ่ม 6 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Fri, Feb 14, 1997 1:46PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 3.202 %

Concentration = 0.018 %

Obscuration = 24.52 %

d (0.5) = 59.79 μm

d (0.1) = 1.48 μm

d (0.9) = 102.78 μm

D [4, 3] = 52.55 μm

Span = 1.69


Sauter Mean (D[3,2]) = 4.41 μm

Mode = 77.61 μm

Specific Surface Area = 1.3598 sq. m. / gm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) μm	Result In %	Size (Hi) μm	Result Below %	Size (Lo) μm	Result In %	Size (Hi) μm	Result Below %
0.50	4.89	1.32	4.89	25.46	0.28	31.01	33.13
1.32	9.07	1.60	13.97	31.01	1.50	37.79	34.63
1.60	9.42	1.95	23.39	37.79	4.02	46.03	38.65
1.95	6.38	2.38	29.76	46.03	7.90	56.09	46.55
2.38	2.70	2.90	32.46	56.09	12.62	68.33	59.16
2.90	0.38	3.53	32.85	68.33	15.95	83.26	75.11
3.53	0.00	4.30	32.85	83.26	14.14	101.44	89.25
4.30	0.00	5.24	32.85	101.44	7.84	123.59	97.08
5.24	0.00	6.39	32.85	123.59	2.49	150.57	99.58
6.39	0.00	7.78	32.85	150.57	0.41	183.44	99.98
7.78	0.00	9.48	32.85	183.44	0.02	223.51	100.00
9.48	0.00	11.55	32.85	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	0.00	14.08	32.85	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	0.00	17.15	32.85	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	0.00	20.90	32.85	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	0.00	25.46	32.85	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

14 Feb 97 13:5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Fri, Feb 14, 1997 2:07PM

latex :Run Number 10

วิธี DROP สูตรที่ 6
ปริมาณตัวอย่าง 6 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Fri, Feb 14, 1997 2:07PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + I 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.


Residual = 2.920 %
d(0.5) = 1.67 μ m
D[4, 3] = 13.23 μ m
Sauter Mean (D[3,2]) = 1.73 μ m
Specific Surface Area = 3.4692 sq. m. / gm

Concentration = 0.005 %
d(0.1) = 1.28 μ m
Span = 35.54

Obscuration = 21.92 %
d(0.9) = 60.58 μ m

Mode = 1.52 μ m
Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) μ m	Result In %	Size (Hi) μ m	Result Below %	Size (Lo) μ m	Result In %	Size (Hi) μ m	Result Below %
0.50	13.77	1.32	13.77	25.46	0.01	31.01	81.50
1.32	29.74	1.60	43.51	31.01	0.57	37.79	82.08
1.60	25.91	1.95	69.42	37.79	2.05	46.03	84.13
1.95	10.31	2.38	79.73	46.03	3.92	56.09	88.05
2.38	1.72	2.90	81.45	56.09	5.07	68.33	93.12
2.90	0.05	3.53	81.50	68.33	4.13	83.26	97.25
3.53	0.00	4.30	81.50	83.26	2.13	101.44	99.38
4.30	0.00	5.24	81.50	101.44	0.57	123.59	99.95
5.24	0.00	6.39	81.50	123.59	0.05	150.57	100.00
6.39	0.00	7.78	81.50	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	0.00	9.48	81.50	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	0.00	11.55	81.50	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	0.00	14.08	81.50	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	0.00	17.15	81.50	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	0.00	20.90	81.50	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	0.00	25.46	81.50	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

14 Feb 97 14:07

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER

Version 1.1a

Thu, Feb 13, 1997 2:33PM

latex :Run Number 11

วิธีเดิม สูตรที่ 1
ปริมาณของวิธีเดิม 6 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Thu, Feb 13, 1997 2:32PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 1.705 %

Concentration = 0.005 %

Obscuration = 22.12 %

d (0.5) = 1.58 µm

d (0.1) = 1.22 µm

d (0.9) = 19.06 µm

D [4, 3] = 5.61 µm

Span = 11.32


Mode = 1.47 µm

Sauter Mean (D[3,2]) = 1.57 µm

Specific Surface Area = 3.8233 sq. m. / gm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %	Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %
0.50	19.46	1.32	19.46	25.46	2.35	31.01	97.21
1.32	33.05	1.60	52.50	31.01	1.14	37.79	98.35
1.60	22.47	1.95	74.88	37.79	0.20	46.03	98.55
1.95	6.71	2.38	81.69	46.03	0.00	56.09	98.56
2.38	0.85	2.90	82.54	56.09	0.38	68.33	98.94
2.90	0.02	3.53	82.57	68.33	0.66	83.26	99.60
3.53	0.00	4.30	82.57	83.26	0.35	101.44	99.95
4.30	0.00	5.24	82.57	101.44	0.05	123.59	100.00
5.24	0.00	6.39	82.57	123.59	0.00	150.57	100.00
6.39	0.00	7.78	82.57	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	0.25	9.48	82.82	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	0.87	11.55	83.69	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	1.76	14.08	85.45	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	2.77	17.15	88.22	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	3.40	20.90	91.62	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	3.24	25.46	94.86	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

13 Feb 97 14:3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Thu, Feb 13, 1997 2:10PM

latex :Run Number 4

วิธีเตรียมน้ำย 1
ปริมาณของตัวเริ่ม 12 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Thu, Feb 13, 1997 2:10PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 17.858 %

Concentration = 0.023 %

Obscuration = 21.48 %

d (0.5) = 540.68 µm

d (0.1) = 1.70 µm

d (0.9) = 588.51 µm

D [4, 3] = 428.52 µm

Span = 1.09


Mode = 1.62 µm

Sauter Mean (D[3,2]) = 7.53 µm

Specific Surface Area = 0.7967 sq. m. / gm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %	Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %
0.50	2.74	1.32	2.74	25.48	0.00	31.01	20.36
1.32	5.35	1.60	8.09	31.01	0.00	37.79	20.36
1.60	5.84	1.95	13.93	46.03	0.00	46.03	20.36
1.95	4.20	2.38	18.13	56.09	0.00	56.09	20.36
2.38	1.91	2.90	20.04	68.33	0.00	68.33	20.36
2.90	0.32	3.53	20.36	83.26	0.00	83.26	20.36
3.53	0.00	4.30	20.36	101.44	0.00	101.44	20.36
4.30	0.00	5.24	20.36	123.59	0.00	123.59	20.36
5.24	0.00	6.39	20.36	150.57	0.00	150.57	20.36
6.39	0.00	7.78	20.36	183.44	0.00	183.44	20.36
7.78	0.00	9.48	20.36	223.51	0.00	223.51	20.36
9.48	0.00	11.55	20.36	272.31	0.03	272.31	20.36
11.55	0.00	14.08	20.36	331.77	0.05	331.77	20.38
14.08	0.00	17.15	20.36	404.21	5.28	404.21	20.44
17.15	0.00	20.90	20.36	492.47	74.30	492.47	25.70
20.90	0.00	25.46	20.36	600.00		600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

13 Feb 97 14:1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Tue, Feb 25, 1997 2:45PM

latex :Run Number 12

วิธีตามสูตรที่ 1
ปริมาณของวิธีเวบ 18 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Tue, Feb 25, 1997 2:44PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 2.790 %

Concentration = 0.005 %

Obscuration = 21.87 %

d (0.5) = 1.66 μ m

d (0.1) = 1.28 μ m

d (0.9) = 10.98 μ m

D [4, 3] = 3.42 μ m

Span = 5.85


Sauter Mean (D[3,2]) = 1.63 μ m

Mode = 1.54 μ m

Specific Surface Area = 3.6820 sq. m. / gm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) μ m	Result In %	Size (Hi) μ m	Result Below %	Size (Lo) μ m	Result In %	Size (Hi) μ m	Result Below %
0.50	13.40	1.32	13.40	25.46	0.91	31.01	99.85
1.32	30.70	1.60	44.10	31.01	0.14	37.79	100.00
1.60	28.38	1.95	72.48	37.79	0.00	46.03	100.00
1.95	12.65	2.38	85.12	46.03	0.00	56.09	100.00
2.38	2.56	2.90	87.69	56.09	0.00	68.33	100.00
2.90	0.09	3.53	87.77	68.33	0.00	83.26	100.00
3.53	0.00	4.30	87.77	83.26	0.00	101.44	100.00
4.30	0.00	5.24	87.77	101.44	0.00	123.59	100.00
5.24	0.00	6.39	87.78	123.59	0.00	150.57	100.00
6.39	0.07	7.78	87.84	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	0.85	9.48	88.70	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	1.85	11.55	90.55	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	2.39	14.08	92.93	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	2.22	17.15	95.15	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	1.98	20.90	97.13	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	1.81	25.46	98.95	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

25 Feb 97 14:4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Mon, Feb 3, 1997 3:10PM

LATEX :Run Number 23

วิธีเตรียมสารที่ 1
ปริมาณผงตัวเริ่ม 20 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Mon, Feb 3, 1997 3:10PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + I 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 1.789 %

Concentration = 0.008 %

Obscuration = 23.47 %

d(0.5) = 2.17 µm

d(0.1) = 1.31 µm

d(0.9) = 59.50 µm

D[4,3] = 18.22 µm

Span = 28.77


Sauter Mean (D[3,2]) = 2.37 µm

Mode = 1.52 µm

Specific Surface Area = 2.5352 sq. m. / gm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %	Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %
0.50	10.47	1.32	10.47	25.46	0.38	31.01	79.14
1.32	17.21	1.60	27.68	31.01	1.37	37.79	80.51
1.60	15.94	1.95	43.62	37.79	3.10	46.03	83.61
1.95	9.83	2.38	53.45	46.03	4.77	56.09	88.38
2.38	3.89	2.90	57.34	56.09	5.33	68.33	93.72
2.90	0.50	3.53	57.83	68.33	4.04	83.26	97.78
3.53	0.00	4.30	57.83	83.26	1.81	101.44	99.57
4.30	0.00	5.24	57.83	101.44	0.40	123.59	99.97
5.24	0.00	6.39	57.84	123.59	0.03	150.57	100.00
6.39	2.14	7.78	59.97	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	4.27	9.48	64.24	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	5.11	11.55	69.36	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	4.45	14.08	73.81	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	3.01	17.15	76.82	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	1.48	20.90	78.30	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	0.45	25.46	78.75	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

03 Feb 97 15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Mon, Feb 3, 1997 3:54PM

LATEX :Run Number 35

อีซีเอ็มสูตรที่ 1
ปริมาณอีซีเอ็ม 22 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Mon, Feb 3, 1997 3:53PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 1.819 %

Concentration = 0.008 %

Obscuration = 22.31 %

d (0.5) = 2.42 μ m

d (0.1) = 1.36 μ m

d (0.9) = 35.05 μ m

D [4, 3] = 11.85 μ m

Span = 13.94


Sauter Mean (D[3,2]) = 2.55 μ m

Mode = 1.58 μ m

Specific Surface Area = 2.3543 sq. m. / gm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) μ m	Result In %	Size (Hi) μ m	Result Below %	Size (Lo) μ m	Result In %	Size (Hi) μ m	Result Below %
0.50	8.14	1.32	8.14	25.46	3.06	31.01	87.95
1.32	14.92	1.60	23.06	31.01	3.29	37.79	91.24
1.60	15.49	1.95	38.55	37.79	2.96	46.03	94.20
1.95	10.84	2.38	49.39	46.03	2.30	56.09	96.51
2.38	4.88	2.90	54.27	56.09	1.64	68.33	98.15
2.90	0.67	3.53	54.94	68.33	1.08	83.26	99.23
3.53	0.00	4.30	54.94	83.26	0.56	101.44	99.79
4.30	0.02	5.24	54.96	101.44	0.18	123.59	99.97
5.24	0.27	6.39	55.23	123.59	0.03	150.57	100.00
6.39	3.58	7.78	58.81	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	5.91	9.48	64.72	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	6.36	11.55	71.08	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	5.10	14.08	76.18	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	3.53	17.15	79.71	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	2.60	20.90	82.31	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	2.58	25.46	84.89	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

03 Feb 97 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MINER MASTERIZER X

Version 1.1a

Mon, Feb 3, 1997 3:43PM

LATEX ;Run Number 22

วิธีตามสูตรที่ 1
ปริมาณหัววิธีเริ่ม 24 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Mon, Feb 3, 1997 3:40PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 1.469 %

Concentration = 0.013 %

Obscuration = 22.63 %

d (0.5) = 16.10 μm

d (0.1) = 1.52 μm

d (0.9) = 78.25 μm

D [4, 3] = 30.57 μm

Span = 4.77


Mode = 1.69 μm

Sauter Mean (D[3,2]) = 4.13 μm

Specific Surface Area = 1.4511 sq. m. / gm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) μm	Result In %	Size (Hi) μm	Result Below %	Size (Lo) μm	Result In %	Size (Hi) μm	Result Below %
0.50	4.05	1.32	4.05	25.46	3.62	31.01	58.64
1.32	8.30	1.60	12.35	31.01	5.05	37.79	63.69
1.60	9.61	1.95	21.97	37.79	6.36	46.03	70.05
1.95	7.61	2.38	29.58	46.03	7.35	56.09	77.40
2.38	3.98	2.90	33.56	56.09	7.71	68.33	85.11
2.90	0.79	3.53	34.34	68.33	6.87	83.26	91.98
3.53	0.00	4.30	34.34	83.26	4.81	101.44	96.79
4.30	0.00	5.24	34.35	101.44	2.41	123.59	99.19
5.24	0.53	6.39	34.88	123.59	0.73	150.57	99.92
6.39	2.62	7.78	37.50	150.57	0.08	183.44	100.00
7.78	3.90	9.48	41.40	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	3.95	11.55	45.35	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	3.08	14.08	48.43	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	2.21	17.15	50.64	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	1.93	20.90	52.57	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	2.45	25.46	55.02	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

03 Feb 97

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER FX

Version 1.1a

Thu, Feb 13, 1997 12:40PM

LATEX :Run Number 21

ชื่อเต็มสารที่ 1
ปริมาณตัวอย่างเริ่ม 26 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Thu, Feb 13, 1997 12:39PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 2.126 %

Concentration = 0.009 %

Obscuration = 23.26 %

d(0.5) = 2.62 µm

d(0.1) = 1.36 µm

d(0.9) = 52.67 µm

D[4,3] = 19.06 µm

Span = 19.58


Sauter Mean (D[3,2]) = 2.74 µm

Mode = 1.56 µm

Specific Surface Area = 2.1884 sq. m. / gm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %	Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %
0.50	7.97	1.32	7.97	25.46	5.60	31.01	71.41
1.32	14.55	1.60	22.52	31.01	6.91	37.79	78.32
1.60	14.99	1.95	37.51	37.79	7.22	46.03	85.54
1.95	10.07	2.38	47.58	46.03	6.30	56.09	91.84
2.38	4.23	2.90	51.81	56.09	4.48	68.33	96.33
2.90	0.52	3.53	52.33	68.33	2.44	83.28	98.77
3.53	0.00	4.30	52.33	83.28	0.97	101.44	99.74
4.30	0.00	5.24	52.33	101.44	0.26	123.59	100.00
5.24	0.01	6.39	52.34	123.59	0.00	150.57	100.00
6.39	0.12	7.78	52.46	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	1.10	9.48	53.57	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	1.79	11.55	55.36	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	2.01	14.08	57.37	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	2.11	17.15	59.48	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	2.61	20.90	62.09	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	3.82	25.46	65.91	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

13 Feb 97 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Thu, Feb 13, 1997 11:57AM

LATEX :Run Number 14

ชื่อผลิตภัณฑ์ 2
ปริมาณตัวอย่างเริ่ม 26 กรัม

Source: Analysed


Measured on: Thu, Feb 13, 1997 11:49AM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result Focus = 300 mm.

Residual = 1.506 % Concentration = 0.005 % Obscuration = 21.07 %
d(0.5) = 1.59 µm d(0.1) = 1.24 µm d(0.9) = 18.39 µm
D[4,3] = 6.52 µm Span = 10.76
Sauter Mean (D[3,2]) = 1.58 µm Mode = 1.48 µm
Specific Surface Area = 3.8040 sq. m. / gm Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %	Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %
0.50	17.61	1.32	17.61	25.46	0.57	31.01	91.02
1.32	33.05	1.60	50.65	31.01	1.64	37.79	92.66
1.60	24.62	1.95	75.28	37.79	2.58	48.03	95.24
1.95	8.44	2.38	83.72	48.03	2.62	56.09	97.86
2.38	1.31	2.90	85.03	56.09	1.62	68.33	99.48
2.90	0.05	3.53	85.08	68.33	0.47	83.26	99.95
3.53	0.00	4.30	85.08	83.26	0.04	101.44	100.00
4.30	0.00	5.24	85.08	101.44	0.00	123.59	100.00
5.24	0.00	6.39	85.08	123.59	0.00	150.57	100.00
6.39	0.01	7.78	85.09	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	0.58	9.48	85.67	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	1.27	11.55	88.94	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	1.54	14.08	88.48	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	1.24	17.15	89.72	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	0.57	20.90	90.29	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	0.16	25.46	90.45	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer I Ver. 1.1a
Serial No. 6209

13 Feb 97 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Tue, Feb 25, 1997 2:56PM

latex :Run Number 15

วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3
 ปริมาณตัวอย่าง 26 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Tue, Feb 25, 1997 2:56PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
 Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 1.858 %

Concentration = 0.006 %

Obscuration = 22.09 %

d(0.5) = 1.78 µm

d(0.1) = 1.29 µm

d(0.9) = 31.63 µm

D[4,3] = 9.77 µm

Span = 17.08


Mode = 1.50 µm

Sauter Mean (D[3,2]) = 2.01 µm

Specific Surface Area = 2.9913 sq. m. / gm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %	Size (Lo) µm	Result In %	Size (Hi) µm	Result Below %
0.50	12.52	1.32	12.52	25.46	7.04	31.01	89.28
1.32	25.19	1.60	37.71	31.01	6.39	37.79	95.67
1.60	20.40	1.95	58.11	37.79	3.40	46.03	99.08
1.95	7.78	2.38	65.89	46.03	0.85	56.09	99.92
2.38	1.32	2.90	67.21	56.09	0.08	68.33	100.00
2.90	0.04	3.53	67.25	68.33	0.00	83.26	100.00
3.53	0.00	4.30	67.25	83.26	0.00	101.44	100.00
4.30	0.00	5.24	67.25	101.44	0.00	123.59	100.00
5.24	0.01	6.39	67.28	123.59	0.00	150.57	100.00
6.39	0.04	7.78	67.30	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	0.66	9.48	67.95	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	1.35	11.55	69.31	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	1.85	14.08	71.16	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	2.36	17.15	73.52	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	3.47	20.90	76.99	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	5.24	25.46	82.23	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
 Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
 Serial No. 6209

25 Feb 97 14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Thu, Feb 13, 1997 12:18PM

LATEX :Run Number 16

ชื่อเดิมสูตรที่ 4
ปริมาณท่อนิวโรลีน 26 กรัม

Source: Analysed

Measured on: Thu, Feb 13, 1997 12:18PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 2.280 %

Concentration = 0.006 %

Obscuration = 22.48 %

d (0.5) = 1.79 μ m

d (0.1) = 1.30 μ m

d (0.9) = 64.44 μ m

D [4, 3] = 17.45 μ m

Span = 35.37


Mode = 1.53 μ m

Sauter Mean (D[3,2]) = 1.97 μ m

Density = 1.00 gm. / c.c.

Specific Surface Area = 3.0461 sq. m. / gm

Size (Lo) μ m	Result In %	Size (Hi) μ m	Result Below %	Size (Lo) μ m	Result In %	Size (Hi) μ m	Result Below %
0.50	11.53	1.32	11.53	25.46	0.52	31.01	73.47
1.32	24.81	1.60	36.35	31.01	1.94	37.79	75.41
1.60	22.60	1.95	58.95	37.79	3.92	46.03	79.33
1.95	11.02	2.38	69.97	46.03	5.87	56.09	85.20
2.38	2.78	2.90	72.75	56.09	6.76	68.33	91.96
2.90	0.19	3.53	72.94	68.33	5.18	83.26	97.14
3.53	0.00	4.30	72.94	83.26	2.28	101.44	99.42
4.30	0.00	5.24	72.94	101.44	0.52	123.59	99.95
5.24	0.00	6.39	72.94	123.59	0.05	150.57	100.00
6.39	0.00	7.78	72.94	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	0.00	9.48	72.94	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	0.00	11.55	72.94	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	0.00	14.08	72.94	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	0.00	17.15	72.94	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	0.00	20.90	72.94	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	0.01	25.46	72.94	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

13 Feb 97 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Tue, Feb 25, 1997 2:29PM

latex :Run Number 8

อีเอ็มพีเทค 5
ปริมาณตัวอย่าง 26 กรัม

Source: Analysed

Measured on: Tue, Feb 25, 1997 2:29PM

Presentation: (20HD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 0.524 %

Concentration = 0.006 %

Obscuration = 20.75 %

d (0.5) = 2.30 μm

d (0.1) = 1.48 μm

d (0.9) = 4.03 μm

D [4, 3] = 4.04 μm


Span = 1.11

Mode = 2.10 μm

Specific Surface Area = 2.7843 sq. m. / gm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) μm	Result In %	Size (Hi) μm	Result Below %	Size (Lo) μm	Result In %	Size (Hi) μm	Result Below %
0.50	3.68	1.32	3.68	25.46	0.02	31.01	99.31
1.32	12.26	1.80	15.93	31.01	0.03	37.79	99.35
1.60	17.93	1.95	33.86	37.79	0.06	46.03	99.40
1.95	19.52	2.38	53.39	46.03	0.00	56.09	99.40
2.38	17.40	2.90	70.78	56.09	0.00	68.33	99.40
2.90	13.13	3.53	83.91	68.33	0.00	83.26	99.41
3.53	8.39	4.30	92.30	83.26	0.01	101.44	99.41
4.30	4.52	5.24	96.82	101.44	0.00	123.59	99.41
5.24	1.94	6.39	98.76	123.59	0.00	150.57	99.41
6.39	0.51	7.78	99.28	150.57	0.00	183.44	99.42
7.78	0.01	9.48	99.28	183.44	0.12	223.51	99.54
9.48	0.00	11.55	99.28	223.51	0.30	272.31	99.84
11.55	0.00	14.08	99.28	272.31	0.16	331.77	100.00
14.08	0.00	17.15	99.28	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	0.00	20.90	99.28	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	0.01	25.46	99.29	492.47	0.00	600.00	100.00



Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

25 Feb 97 14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MALVERN MASTERSIZER X

Version 1.1a

Fri, Feb 14, 1997 2:59PM

latex :Run Number 25

ชื่อเลขสูตรที่ 6
ปริมาณตัวอย่าง 26 กรัม.

Source: Analysed

Measured on: Fri, Feb 14, 1997 2:56PM

Presentation: (2OHD) 1.330, 1.530 + i 0.10000
Polydisperse model

Volume Result

Focus = 300 mm.

Residual = 2.838 %

Concentration = 0.005 %

Obscuration = 23.82 %

d(0.5) = 1.54 μm

d(0.1) = 1.22 μm

d(0.9) = 2.33 μm

D[4,3] = 3.32 μm


Span = 0.72

Mode = 1.48 μm

Sauter Mean (D[3,2]) = 1.44 μm

Density = 1.00 gm. / c.c.

Size (Lo) μm	Result In %	Size (Hi) μm	Result Below %	Size (Lo) μm	Result In %	Size (Hi) μm	Result Below %
0.50	20.97	1.32	20.97	25.46	0.93	31.01	96.92
1.32	35.96	1.60	56.94	31.01	2.25	37.79	99.18
1.60	25.60	1.95	82.53	37.79	0.78	48.03	99.95
1.95	7.75	2.38	90.28	48.03	0.05	56.09	100.00
2.38	0.92	2.90	91.20	56.09	0.00	68.33	100.00
2.90	0.02	3.53	91.21	68.33	0.00	83.26	100.00
3.53	0.00	4.30	91.21	83.26	0.00	101.44	100.00
4.30	0.00	5.24	91.21	101.44	0.00	123.59	100.00
5.24	0.00	6.39	91.21	123.59	0.00	150.57	100.00
6.39	0.01	7.78	91.22	150.57	0.00	183.44	100.00
7.78	0.48	9.48	91.68	183.44	0.00	223.51	100.00
9.48	1.21	11.55	92.88	223.51	0.00	272.31	100.00
11.55	1.74	14.08	94.63	272.31	0.00	331.77	100.00
14.08	1.31	17.15	95.94	331.77	0.00	404.21	100.00
17.15	0.03	20.90	95.97	404.21	0.00	492.47	100.00
20.90	0.02	25.46	95.99	492.47	0.00	600.00	100.00




Malvern Instruments Ltd.
Malvern, U.K.

MasterSizer X Ver. 1.1a
Serial No. 6209

14 Feb 97 14:

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



DATE	LAB	SCAN SPEED	SAMPLE	SAMPLING-METHOD	CONCENTRATION	REMARKS
		CMIT		CELL-LENGTH	SOLVENT	

เอกสารอ้างอิง

- 1) Athey , Robert D. Emulsion Polymer Technology, 1 st ed. pp. 1-188 , Marcel Dekker , California , 1991.
- 2) Wang , J.-L. and Favstritsky , N.A., “Journal of Coating” , 68(533) ,41-48 (1996)
- 3) Polytechnic Institute of Brooklyn , Encyclopedia of Polymer Science and Technology , volume 5 , p.801-856.
- 4) Polytechnic Institute of Newyork , Encyclopedia of Chemical Technical , volume 14 , p.82-97
- 5) Odian , G. Principles of Polymerization , 3rd ed., pp. 335-355 , New York, 1993.
- 6) Robert D. Athey , Jr. Emulsion Polymer Technology , 1st ed., pp.1-259, New York,1991
- 7) Wang , J.-L. and Favstrisky , N.A. “Flame-Retardant Brominated Styrene-Based Polymer. IX. Dibromostyrene-Based Latexs” Journal of coatings Technology. 68(1996) : 41-47.
- 8) Lea , L. Anderson and Wilfried M. Bronwer “ Initiators For Water-Based Acrylate Emulsion Polymerization ” Journal of Coatings Technology. 68(1996) :75-79.
- 9) Mathew J.Ballard , Robert G. Gilbert and Donald H. Napper “Propagation Rate Coefficiencts from Electron Spin Resonance Studies of the Emulsion Polymerization of Methyl Methacrylate , II , Molecular Weights. Journal of Polymer Science , 29(1991) :1231-1242.
- 10) Pichet Tangpanyarat , “Industrial Production Graft Copolymerization Process of Vinyl Monomers on Natural Rubber” (Tesis) , Department of Chemistry , Faculty of science , King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang , 1995.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้