

การสังเคราะห์ผงสีแคดเมียมซัลโฟเซเลไนด์

SYNTHESIS OF CADMIUM SULFOSELENIDE PIGMENTS



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ (เคมี)
บัณฑิตวิทยาลัย

เลขหมู่..... สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขทะเบียน..... 35945
วัน, เดือน, ปี..... 3 ก.ค. 2543
พ.ศ.2543

ISBN 974-622-832-3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SYNTHESIS OF CADMIUM SULFOSELENIDE PIGMENTS



**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF SCIENCE IN SCIENCE EDUCATION
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES**

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

2000

ISBN 974-622-832-3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



COPYRIGHT 2000

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์และใช้เฉพาะในวงจำกัดเท่านั้น การนำเอกสารนี้ไปใช้ในการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การสังเคราะห์ผงสีแคดเมียมซัลโฟไซด์
นักศึกษา	นายทรงพล กายบริบูรณ์
รหัสประจำตัว	39064238
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	การศึกษาวิทยาศาสตร์
พ.ศ.	2543
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์	รศ.ดร.ศักดา ไตรศักดิ์
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม	ผศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการ และสภาวะที่เหมาะสมของการสังเคราะห์ผงสีแคดเมียมซัลโฟไซด์ โดยทำการสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้น ซึ่งทำโดยนำสารละลายแคดเมียมคลอไรด์ที่เข้มข้น 0.1 นอร์มัลมาทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ที่เข้มข้น 0.1 นอร์มัล พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 15 : 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร และปริมาณตะกอนของแคดเมียมซัลไฟด์ที่ได้จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น นำตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์ที่ได้ไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส แล้วนำไปวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเครื่อง X-ray diffractometer ซึ่งพบว่า มีโครงสร้างเป็นรูป hexagonal จากนั้นนำแคดเมียมซัลไฟด์ที่สังเคราะห์ได้มาผสมกับกำมะถันและโลหะเซเลเนียม แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 100 200 300 400 500 600 องศาเซลเซียส ซึ่งจากรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่ได้พบว่า การแทนที่ของเซเลเนียมในโครงสร้างแคดเมียมซัลไฟด์จะเริ่มเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส และจะเกิดการแทนที่อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส โดยสังเกตได้จากสีและความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนสีที่ได้จะเปลี่ยนไปตั้งแต่สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีแดงคล้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเซเลเนียมที่เข้าแทนที่กำมะถันในโครงสร้างของแคดเมียมซัลไฟด์

Thesis Title	Synthesis Of Cadmium sulfoselenide Pigments
Student	Mr.Songpol Kaiboriboon
Student ID	39064238
Degree	Master Of Science
Programme	Science Education
Year	2000
Thesis Advisor	Assoc. Prof. Dr. Sakda Trisak
Thesis Co-Advisor	Asst. Prof. Dr. Tawan Suknoi

ABSTRACT

The objective of this study is to find suitable procedures and conditions for synthesis of cadmium sulfoselenide. 0.1 N cadmium chloride solution is reacted with 0.1 N sodium sulfide solution at a ratio of 15 : 25 by volume, and at temperatures of 10, 25, 50 and 75 °C, to yield cadmium sulfide precipitates. The amount of cadmium sulfide is increased with the increasing of temperature. Cadmium sulfide is heated at 500 °C and analyzed by using x-ray diffractometer. The crystal structure is found to be hexagonal. Cadmium sulfide is blended with sulfur and selenium and heated at 100, 200, 300, 400, 500 and 600 °C, then analyzed by x-ray diffractometer. The peak intensity which increased from 300 °C to 500 °C, prove that the substitution of selenium for sulfur in cadmium sulfide structure began at 300 °C and completed at 500 °C. The color of the products changed from yellow to orange, red and dark red, depending on the substitution of selenium in cadmium sulfide crystal.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.ศักดิ์ ไตรศักดิ์ และ ผศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจ และช่วยตรวจสอบ แก้ไขวิธีดำเนินการวิจัย ตลอดจนการปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ จนวิทยานิพนธ์นี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล ผศ.ดร.พรรณี ลีกิจวัฒน์ และ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัครรัตน์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้คำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้วิทยานิพนธ์นี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ตลอดจนข้อคิดต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์จนประสบความสำเร็จ

ขอขอบพระคุณ คุณคณัยพงษ์ จันทร์เลิศฟ้า ผู้จัดการแผนกเคมีและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่ง รวมทั้ง พี่-น้อง ทุกคน ที่ได้ให้ความรัก ให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือทุกด้านตลอดมา

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และบุคคลที่ผู้วิจัยไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ ที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และเป็นกำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด

คุณค่า และประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอบอบแต่ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ด้วยความเคารพยิ่ง

ทรงพล กายบริบูรณ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 สมมติฐานของการวิจัย.....	3
1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย	4
1.5 ขอบเขตของการวิจัย.....	4
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย.....	4
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย.....	5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 สมบัติทางกายภาพของผงสื่อนินทรีย์.....	6
2.2 ประเภทของผงสื่อนินทรีย์.....	9
2.3 สมบัติและการเลือกใช้ผงสื่อนินทรีย์และผงสื่อนินทรีย์.....	9
2.4 หลักการผลิตผงสีทั่วไป.....	11
2.5 ผงสีเคคเคเมีย.....	12
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	18
3.1 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย.....	18
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	18
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	19
3.4 วิธีดำเนินการวิจัย.....	20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	22
4.1 ผลการสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์.....	22
4.2 ผลการสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟเฮเลไนต์.....	27
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.....	30
5.1 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล	30
5.2 ข้อเสนอแนะ	31
บรรณานุกรม	32
ภาคผนวก	33
ประวัติผู้เขียน.....	52



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แสดงสีของแคดเมียมซัลโฟไซเลเนียม	2
2.1 สมบัติและการเลือกใช้ผงสี.....	10
2.2 แสดงสีและรูปผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์.....	16
2.3 แสดงสีของแคดเมียมต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนต่างๆ.....	17
3.1 แสดงอัตราส่วนผสมของแคดเมียมคลอไรด์และโซเดียมซัลไฟด์.....	20
3.2 แสดงอัตราส่วนผสมของแคดเมียมซัลไฟด์ กำมะถัน และเซเลเนียม.....	21
4.1 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์เตรียมที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส.....	22
4.2 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์เตรียมที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส.....	23
4.3 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์เตรียมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส.....	24
4.4 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์เตรียมที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส.....	25
4.5 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์เตรียมที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส.....	26
4.6 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์เตรียมที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส.....	27
4.7 แสดงสีของผงสีแคดเมียมซัลโฟไซเลไนต์ที่อัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักของแคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) ต่อเซเลเนียม (Se) ที่เผา ณ อุณหภูมิ 100-600 องศาเซลเซียส โดยมีกำมะถัน (S) ปริมาณ 1.000 กรัม ทุกอัตราส่วน	28
4.8 แสดงรูปโครงสร้างผลึกของเซเลเนียม แคดเมียมซัลไฟด์ และแคดเมียมซัลไฟด์ผสมกับเซเลเนียมที่อัตราส่วนผสม 1.000 : 0.020 และ 1.000 : 0.100.....	29

สารบัญญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.1 แสดงราคาของผงสีแคดเมียมเฮล โลว์บริสุทธิ์ และแคดเมียมออเรจบริสุทธิ์	3
2.1 โครงผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์.....	13
6.1 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 0 : 0 : 1 ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส	34
6.2 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 0 : 0 ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส	35
6.3 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 0 : 0 ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส	36
6.4 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 0 : 0 ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	37
6.5 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 0 : 0 ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส	38
6.6 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 0 : 0 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส	39
6.7 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 0 : 0 ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส	40
6.8 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 1 : 0.02 ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส	41
6.9 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 1 : 0.02 ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส	42
6.10 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 1 : 0.02 ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	43
6.11 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 1 : 0.02 ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส	44
6.12 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 1 : 0.02 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส	45
6.13 แสดง diffraction ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมันต์ต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 1 : 0.02 ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส	46

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
6.14 แสดง diffractogram ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 1 : 0.10 ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส	47
6.15 แสดง diffractogram ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 1 : 0.10 ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส	48
6.16 แสดง diffractogram ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 1 : 0.10 ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	49
6.17 แสดง diffractogram ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 1 : 0.10 ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส	50
6.18 แสดง diffractogram ของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนผสม 1 : 1 : 0.10 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส	51

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

มนุษย์รู้จักใช้ผงสี ที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์มาตั้งแต่โบราณ โดยนำแร่ที่พบในธรรมชาติมาบดเพื่อทำสีใช้สำหรับขีดเขียนลวดลายลงบนภาชนะหรือทาสีตามร่างกาย เช่น การใช้สีจากเหล็กออกไซด์ของชาวอินเดียนแดงและมนุษย์โบราณ ซึ่งสีที่ได้จากดินหรือแร่ในธรรมชาติมีความทนทานน้อยเมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลาอันยาวนานทำให้สีจางลง ในภายหลังเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า มนุษย์สามารถสังเคราะห์สีให้มีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนธรรมชาติ โดยการให้ความร้อนกับวัสดุที่ใช้ทำภายใต้การควบคุมสภาวะที่เหมาะสมทำให้ได้สีที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจือปนทั้งยังควบคุมคุณภาพอื่นๆ ได้อีกด้วย

ผงสีอนินทรีย์สังเคราะห์สามารถเตรียมได้ โดยวิธีการตกตะกอนจากปฏิกิริยาระหว่างสารเคมี 2 ชนิดทำให้เกิดเป็นผงสีตกตะกอนลงมา หลังจากนั้นทำการล้างและกรองตะกอน ตัวอย่างของผงสี อนินทรีย์สังเคราะห์ ได้แก่ แคดเมียมซัลไฟด์ แคดเมียมซัลโฟเซเลไนด์ ทิทาเนียมไดออกไซด์ เป็นต้น

ในปัจจุบันผงสีอนินทรีย์ถูกใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก ถึง 75 % นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบผิว 10 % และนำไปใช้ในเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ 10 % ส่วนอีก 5 % นำไปใช้ในหมึกพิมพ์ สีทา ยาง และเครื่องสำอางค์ (Cadmium Association. 1994 : 137)

การใช้สีเคลือบบนผิวหรือผสมลงในผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ดึงดูดใจผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยปกป้องปิดรอยตำหนิที่ผิววัสดุและยังก่อให้เกิดรูปแบบที่แปลกใหม่ทางศิลปะ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าและราคาของผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่งด้วย

งานวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาผงสีที่เป็นสารเชิงซ้อนอนินทรีย์ที่มีสีสวยสดและใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ โดยจะทำการศึกษาสีของสารประกอบแคดเมียมซัลโฟเซเลไนด์ (cadmium sulfoselenide pigment)

แคดเมียมซัลโฟเซเลไนด์ เป็นผงสีที่มีช่วงของสีกว้างครอบคลุมสีที่สำคัญในช่วงของรังสีที่ตามองเห็น โดยมีช่วงของการเกิดสีตั้งแต่ เขียว เหลือง ส้ม แดง

ตารางที่ 1.1 แสดงสีของแคดเมียมซัลไฟด์โพเซเลไนด์ (3CdS.2CdSe)

เหลืองแกมเขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	แดงคล้ำ
(Zn , Cd)S	CdS	Cd(S , Se)	Cd(S , Se)	Cd(S , Se)
	หรือ	หรือ	หรือ	
	(Cd , Hg)S	(Cd , Hg)S	(Cd , Hg)S	

ปริมาณของเซเลเนียม (Se) หรือปรอท (Hg) ที่เพิ่ม \longrightarrow


ตารางที่ 1.1 แสดงสีของผงสีแคดเมียมซัลไฟด์โพเซเลไนด์ที่เปลี่ยนไป เมื่อมีปริมาณของสังกะสี (Zn) หรือปรอทที่เข้าไปแทนที่แคดเมียม (Cd) ในโครงสร้างของแคดเมียมซัลไฟด์ (cadmium sulfide, CdS) หรือปริมาณของเซเลเนียมที่เข้าไปแทนที่กำมะถัน (S) ในโครงสร้างแคดเมียมซัลไฟด์ เกิดเป็นสารละลายของแข็ง

การเลือกใช้ผงสีแคดเมียม เนื่องจากผงสีแคดเมียมเป็นสีที่คงทนต่อสภาพต่าง ๆ ได้ดี เช่น สามารถทนต่อกรดอินทรีย์และสารละลายเจือจางของกรดเกลือและด่างได้ ผงสีแคดเมียมยังมีความคงทนต่อความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 500 องศาเซลเซียส และมีสมบัติที่บดแสงที่ดี ทนต่อแสงได้ดีมีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง ทั้งในพลาสติก สีทา และใช้ได้ดีกับงานทางเซรามิกส์ เพราะสามารถเผาได้ที่อุณหภูมิสูง

ในปี 1988 สหรัฐอเมริกามีการผลิตผงสีแคดเมียมประมาณ 6 ล้านปอนด์ ซึ่งนำไปใช้ในงานด้านศิลปะเป็นส่วนมาก ราคาของผงสีแคดเมียมจะขึ้นอยู่กับราคาของโลหะแคดเมียมที่เป็นวัตถุดิบ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้ราคาของผงสีแคดเมียมสูงขึ้นตามไปด้วย ราคาของผงสีแคดเมียมในสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 1970–1990 แสดงดังภาพที่ 1.1 โลหะแคดเมียมถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมายดังนี้ นำไปใช้ในการผลิตผงสี 12 % นำไปใช้ในการผลิต อัลลอยด์ แม่พิมพ์โลหะ และถ่านแคดเมียมนิกเกิลรวม 68 % อีก 20 % นำไปใช้ในงานอื่น ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 1.1 แสดงราคาของผงสีแคดเมียมเฮลโลว์บริสุทธิ์ (pure cadmium yellow) และผงสีแคดเมียมออเรนจ์บริสุทธิ์ (pure cadmium red) ในปี 1970-1990

จากภาพที่ 1.1 จะเห็นได้ว่าราคาของผงสีแคดเมียมมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสีเหล่านี้เป็นสีสังเคราะห์ได้ยากซึ่งต้องมีการศึกษาเป็นพิเศษ โรงงานเซรามิกส์และพลาสติกในประเทศไทยต้องสั่งซื้อจากโรงงานต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง อีกทั้งเทคนิคการผลิตยังไม่เป็นที่แพร่หลายทำให้สีนี้มีราคาแพง งานวิจัยนี้จึงมุ่งหวังที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของเทคนิควิธีการและสภาวะเหมาะสมของการสังเคราะห์สีดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปและยังเป็นการลดต้นทุนการนำเข้าของสีดังกล่าวอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาวิธีการ กระบวนการ และสภาวะที่เหมาะสมของการสังเคราะห์สารสีแคดเมียมซัลไฟด์

1.3 สมมติฐานการวิจัย


1. ปริมาณของเซลล์นิยมนที่เข้าแทนที่กำมะถันในโครงผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี และความเข้มของสี

2. อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาจะมีผลต่อความสว่างของสีที่ได้และความเข้มของสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น ไม่สามารถนำออกจำหน่าย หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำเอกสาร
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยใช้หลักการของ Stromeyer (1819 : 269-274) โดยใช้เกลือของแคดเมียมทำ ปฏิกิริยากับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) เพื่อให้ได้ตะกอนของแคดเมียมซัลไฟด์ดังสมการ



และใช้แนวความคิดของ Wagner (1872 : 82) โดยใช้โซเดียมซัลไฟด์ (Na_2S) แทนไฮโดรเจนซัลไฟด์เนื่องจากมีความสะดวก และมีความแน่นอนในการใช้คำนวณความเข้มข้นของแคดเมียมและซัลไฟด์อ็อกไซด์โดยใช้แคดเมียมซัลไฟด์ทำปฏิกิริยากับโซเดียมซัลไฟด์ดังสมการ



การเตรียมแคดเมียมซัลไฟด์โพสเซิลไนต์เตรียม โดยการให้ความร้อนแก่แคดเมียมซัลไฟด์กำมะถัน และเซลเนียมที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศเฉื่อย

Bayer (1919 : 323-348) ได้นำแคดเมียมซัลไฟด์มาทำปฏิกิริยากับอัลคาไลด์ซัลไฟด์ และอัลคาไลด์เซลไนต์ ได้ตะกอนผสมของแคดเมียมซัลไฟด์กับแคดเมียมเซลไนต์เกิดขึ้นดังสมการ



1.5 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยจะศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการตกตะกอน และการเผาเพื่อให้เกิดการแทนที่ของซัลไฟด์ โดยเซลเนียมในโครงผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ สีที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณการแทนที่ดังกล่าว จากนั้นจะทำการศึกษาเพื่อหาโครงผลึกที่เกิดขึ้น

1.6 ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย

1. ในการตกตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์ใช้แคดเมียมคลอไรด์เป็นสารตั้งต้น
2. ในการสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์โพสเซิลไนต์ทำได้โดย วิธีการให้ความร้อนแก่แคดเมียมซัลไฟด์ กำมะถัน และเซลเนียมที่อุณหภูมิ 100 200 300 400 500 600 องศาเซลเซียส

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

1. ผงสี (pigment) หมายถึง สารที่ให้สีและมีความสามารถในการปิดบังพื้นผิวหรือกำลัง
ซ่อนแสง ผงสีอาจเป็นสารประกอบอินทรีย์หรืออนินทรีย์ก็ได้ และไม่ละลายในตัวทำละลายต่าง ๆ
2. สีย้อม (dyes) หมายถึง สารที่มีสีซึ่งละลายในตัวทำละลายได้หลายอย่างสามารถใช้ย้อม
ชิ้นส่วนของพืชและสัตว์ได้
3. หน่วยเซลล์ (unit cell) หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดของโครงสร้างที่แสดงให้เห็นว่าการ
จัดเรียงของหน่วยอนุภาคเป็นอย่างไร
4. diffractogram หมายถึง รูปแบบของการหักเหของรังสีเอกซ์
5. lattice spacing (d) หมายถึง ระยะห่างระหว่างระนาบแต่ละชุดภายในโครงสร้างผลึก
6. polymorphism หมายถึง ปรากฏการณ์ที่สารประกอบชนิดหนึ่ง ๆ มีโครงสร้างผลึกได้
มากกว่า 1 แบบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้ภายใต้
อุณหภูมิและความดันที่เปลี่ยนไป



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์ผงสีแคดเมียมซัลโฟเฮลในดี ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐาน และเป็นแนวทางในการวิจัย มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้

- 2.1 สมบัติทางกายภาพของผงสีอนินทรีย์
- 2.2 ประเภทของผงสีอนินทรีย์
- 2.3 สมบัติและการเลือกใช้ผงสีอนินทรีย์และผงสีอินทรีย์
- 2.4 หลักการผลิตผงสีทั่วไป
- 2.5 ผงสีแคดเมียม

2.1 สมบัติทางกายภาพของผงสีอนินทรีย์

2.1.1 กำจัดการผสมหรือความแรง

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของสีเป็น ผงสีขาว ดังนั้นการที่จะให้ได้สีตามเฉดที่ต้องการจึงต้องนำผงสีมาผสมกัน ถ้าปรากฏว่าในการแตงสีนั้นต้องใช้ผงสีปริมาณมากเพื่อให้ได้เป็นสีตามเฉดที่ต้องการก็แสดงว่าผงสีนั้นมีกำลังการผสมต่ำ

การหาคำจัดการผสมของผงสี เป็นการวัดหาค่าเปรียบเทียบกับความเข้มข้นของผงสีมาตรฐานทำได้โดยนำผงสีมาผสมกับผงสีสีขาว เดิมน้ำมันลงไปให้ของผสมของผงสีกระจายอยู่ในน้ำมันอย่างทั่วถึง นำไปเปรียบเทียบกับของผสมของผงสีมาตรฐานและผงสีสีขาวซึ่งมีปริมาณเท่ากัน และกระจายอยู่ในน้ำมันเช่นเดียวกัน เปรียบเทียบความเข้มของสีของผสมทั้งสอง เดิมผงสีสีขาวลงไป ในของผสมที่มีสีเข้มกว่า จนกระทั่งของผสมทั้งสองมีความเข้มของสีเท่ากัน อัตราส่วนของผงสีสีขาวที่มีอยู่ในของผสมทั้งสองเมื่อมีความเข้มข้นเท่ากัน ก็คือค่ากำลังการผสมสัมพัทธ์ (relative tinting strength) ของผงสีทั้งสอง

2.1.2 ความคงทนต่อแสง

ความคงทนต่อแสง คือ ความสามารถในการคงสีเดิมไว้เมื่อถูกแสง การที่ผงสีให้สีที่ดีสวยงามตั้งแต่เริ่มใช้ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าผงสีนั้นดี ผงสีที่ดีจะต้องให้สีที่อยู่เหมือนเดิมได้นาน ไม่ซีดจางมีอายุการรักษาสีเท่ากับอายุการใช้งานของฟิล์ม

ผงสีจำนวนมากเมื่อถูกแสงสว่างมักซีดลงหรือคล้ำขึ้น หรือการเปลี่ยนเฉดของสีไปในทางที่เลวลงซึ่งที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตในแสงอาทิตย์มีพลังงานเพียงพอที่จะสามารถทำลายพันธะเคมีของผงสี ทำให้โครงสร้างของโมเลกุลของผงสีเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สร้างทางเคมีนี้ทำให้ความสามารถในการดูดกลืนแสงช่วงที่มองเห็นได้ของผงสีเปลี่ยนแปลงเป็นผลให้สีเปลี่ยนไปในทางตรงข้าม ถ้าผงสีสามารถดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ตได้โดยไม่เกิดการเสียหายใด ๆ ผงสีนั้นก็ช่วยป้องกันสารยึดจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตด้วย

2.1.3 การคายสี

สมบัติที่สำคัญของผงสี คือ ไม่ละลายในตัวทำละลายใด ๆ แต่มีผงสีบางตัวละลายในตัวทำละลายบางชนิด เช่น เมื่อทาสีสีขาวทับไปบนผิวหน้าที่ทาสีแดงไว้จะเกิดเป็นสีชมพูขึ้น ทั้งนี้เพราะตัวทำละลายของสีสีขาวสามารถละลายผงสีสีแดงบางส่วนได้ และซึมเข้าไปในสีสีขาวที่ทาทับอยู่ ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าผงสีสีแดงนั้นที่คุณภาพไม่ดี เกิดการคายสีได้ง่าย ผงสีสีอื่นก็เกิดการคายสีได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดกับผงสีแดงจึงเรียกปรากฏการณ์การคายสีนี้ว่า “bleeding”

2.1.4 ความสามารถในการปิดบังผิวหน้าหรือกำลังช่องแสง

ในอุดมคติสีเพียงชั้นเดียวควรจะปิดบังผิวหน้าเดิมได้หมด แต่โดยทั่วไปแล้วการเคลือบสีมักทำกัน 2 ชั้น และให้ความหนาทั้งหมดอยู่ในช่วง 1-4 มิล (mil, 1 มิล เท่ากับ 25.4 ไมโครเมตร) ในการที่จะปิดบังผิวหน้าได้ดีนั้น ผงสีจะต้องมีความสามารถป้องกันแสงไม่ให้ผ่านทะลุฟิล์มไปยังผิวหน้าชั้นเดิมได้ กล่าวคือ ผงสีนั้นจะเป็นตัวดูดกลืนแสง และกระจายแสงออกมาเอง

ความสามารถในการปิดบังผิวหน้าของสี แสดงโดยจำนวนพื้นที่เป็นตารางฟุต (หรือตารางเมตร) ที่ได้จากสี 1 แกลลอน (หรือ 1 ลิตร) ในการปิดบังผิวหน้าได้อย่างสมบูรณ์ หรือความสามารถในการปิดบังผิวหน้าของสี แสดงโดยจำนวนพื้นที่ (ตารางฟุต) ที่ได้จากผงสี 1 ปอนด์ที่กระจายอยู่ในสี ซึ่งเมื่อนำไปเคลือบแล้วจะปิดบังผิวหน้าเดิมได้หมด

ความสามารถในการปิดบังผิวหน้าของผงสีขึ้นกับความยาวคลื่น และปริมาณของแสงที่ผงสีดูดกลืนนอกจากนี้ยังขึ้นกับดัชนีหักเห ขนาดและรูปร่างของอนุภาคของผงสีด้วย บางครั้งอาจเรียกความสามารถในการปิดบังผิวหน้าของสีนี้ว่า ความทึบแสง (opacity)

2.1.5 ขนาดของอนุภาค

ผงสีจะมีขนาดของอนุภาคแตกต่างกันตั้งแต่ 0.01 ไมโครเมตร (เช่น คาร์บอนแบล็ก) ถึง 50 ไมโครเมตร (เช่น เอกซ์เทนเดอร์บางชนิด) และขนาดของอนุภาคของผงสีจะเป็นค่าเฉลี่ย ผงสีที่มีขนาดเหมาะสมจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2 ถึง 0.4 ไมโครเมตร

ขนาดของอนุภาคจะสัมพันธ์กับพื้นที่ผิวหน้า และการดูดซับน้ำมัน (oil adsorption) กล่าวคือ ผงสีชนิดต่างก็ที่มีน้ำหนักเท่ากัน ผงสีซึ่งมีขนาดของอนุภาคเล็กกว่าจะมีพื้นที่ผิวมากกว่าตัวอย่างเช่น 1 กรัมของทิตานียมไดออกไซด์ชนิดรูไทล์ (rutile) ซึ่งมีขนาดของอนุภาค 0.2 ถึง 0.3 ไมโครเมตร จะมีพื้นที่ผิวหน้า 12 ตารางเมตร ในขณะที่ 1 กรัมของซิลิกาซึ่งมีขนาดของอนุภาค 0.015 ถึง 0.02 ไมโครเมตรจะมีพื้นที่ผิวหน้าถึง 190 ตารางเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การดูดซับน้ำมัน หมายถึง น้ำหนักเป็นกรัมที่น้อยที่สุดของน้ำมันซึ่งปกติเป็นน้ำมันลินสีด ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่นำมาใช้ในการทำผงสี 100 กรัม เปลี่ยนสภาพเป็นสารชั้นมีวิธีการหาดังนี้ เติมน้ำมันลงในผงสีอย่างช้า ๆ แล้วบดผสมเข้าด้วยกัน และในขณะที่น้ำมันอยู่ในกระบวนการแทนที่อากาศที่ผิวหน้าของอนุภาคของผงสีนี้ (ซึ่งเรียกกันว่า ทำให้ผงสีเปียก หรือ wetting the pigment) ของผสมระหว่างน้ำมันและผงสียังอยู่ในสภาพที่ร่วน แต่เมื่อการเปียกเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว น้ำมันจะเข้าไปอุดช่องว่างระหว่างอนุภาคของผงสี และทันทีที่เติมน้ำมันลงไปอีกแม้จะเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตาม ของผสมจะเปลี่ยนสภาพจากร่วนเป็นสารชั้นทันทีเนื่องจากอนุภาคของผงสีเกิดเป็นอิสระสามารถไหลผ่านซึ่งกันและกันได้ ซึ่งเป็นผลมาจากอำนาจหล่อลื่นของน้ำมันนั่นเอง

ส่วนสำคัญที่สุดของอนุภาคของผงสีคือ พื้นผิว ที่พื้นผิวของผงสีจะมีหมู่ฟังก์ชันแนลซึ่งจะสัมผัสกับหมู่ฟังก์ชันแนลของน้ำมันหรือสารยึดหมู่ฟังก์ชันแนลของผงสีนี้จะเป็นตัวตัดสินว่า ผงสีจะเกิดการเปียกได้ง่ายหรือไม่ (ซึ่งก็คือการรวมตัวกับโมเลกุลของสารยึดนั่นเอง) ถ้าหมู่ฟังก์ชันแนลที่พื้นผิวของผงสีเหล่านี้เข้าร่วมตัวกันเองก็จะทำให้อนุภาคของผงสีจับตัวเป็นก้อน ด้านทานการเปียกและการกระจายของผงสี ปรากฏการณ์แบบนี้เรียกว่า การจับตัว (flocculation)

สำหรับวิธีการหาขนาดอนุภาคของผงสีมีหลายวิธี เช่น การใช้ตระแกรง (sieve method) การใช้กล้องจุลทรรศน์ (microscopic method) การวิเคราะห์การตกตะกอน (sedimentation analysis) เป็นต้น

2.1.6 รูปร่างของอนุภาค

อนุภาคของผงสีมีรูปร่างต่าง ๆ กัน เช่น กลม สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ กลมไม่สม่ำเสมอ เข็มหรือแท่ง หรือเป็นแผ่นบาง ๆ เนื่องจากรูปร่างของอนุภาคมีผลต่อการจัดเรียงตัวของผงสี ดังนั้นจึงมีผลต่อความสามารถในการปิดบังผิวหน้าของผงสีด้วย ผงสีที่มีอนุภาครูปร่างคล้ายเข็มหรือแท่ง จะสามารถเสริมแรงให้กับฟิล์มได้เช่นเดียวกันกับเหล็กเส้นเสริมแรงในคอนกรีต ส่วนผงสีที่มีผิวของอนุภาคหยาบจะช่วยให้การเคลือบในชั้นต่อไปทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผงสีที่มีอนุภาคแบบนี้ จะนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในสีชั้นล่าง (undercoat คือ สีที่เคลือบอยู่ระหว่างชั้นสีรองพื้นกับสีทับหน้า)

ส่วนผงสีที่มีอนุภาคเป็นแผ่นบาง ๆ เช่น ผงสีลูมิเนียมหรือไมกา จะสามารถจัดตัวเองขนานกับผิวหน้า และทับกันอยู่ในลักษณะเหมือนกระเบื้องหลังคา ดังนั้นฟิล์มที่มีผงสีที่มีอนุภาคแบบนี้จะทนน้ำและความชื้นได้ดี

2.1.7 ความถ่วงจำเพาะ

สามารถหาความถ่วงจำเพาะ (ถ.พ.) ได้จากสูตร

$$\text{ความถ่วงจำเพาะ} = \frac{\text{น้ำหนัก (กรัม)}}{\text{ปริมาตร (มล.)}} \quad (2.1)$$

ดังนั้นผงสีที่มีน้ำหนักเท่ากันแต่มีความถ่วงจำเพาะต่างกัน ผงสีที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำกว่า จะให้ปริมาตรสูงกว่า และเนื่องจากการขายผงสีขาวในรูปของน้ำหนัก แต่เมื่อนำผงสีมาผลิตสีจะผลิตออกจำหน่ายในรูปของปริมาตร ดังนั้นผงสีที่มีราคาแพงอาจมีค่าทางเศรษฐกิจถ้ามีความถ่วงจำเพาะต่ำ

2.1.8 ความว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมี

ความว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมี อาจทำให้ผงสีบางชนิดไม่เหมาะสมสำหรับงานบางประเภท เช่น ออกไซด์มีสมบัติเป็นทั้งกรดและเบส ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ซิงก์ออกไซด์เป็นผงสีสีขาวสำหรับสีที่ทำจากสารยึดซึ่งมีหมู่กรดสูงมาก เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาทำให้เป็นก้อนได้ และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น อาจทำให้ซิงก์ออกไซด์เข้าไปเชื่อมโยงสารยึดจนเกิดเป็นโครงร่างตาข่ายได้ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดเป็นเจลขึ้นมาจนไม่สามารถนำเอามาใช้งานได้

2.1.9 เสถียรภาพต่อความร้อน

อุณหภูมิที่ทำให้ผงสีเกิดการสลายตัว หรือเปลี่ยนแปลงก็มีความสำคัญ ถ้าต้องนำผงสีดังกล่าวมาใช้ทำสีซึ่งต้องอบที่อุณหภูมิสูงหรือใช้ทำสีที่ต้องทนต่อความร้อน ดังนั้นการรู้ถึงเสถียรภาพต่อความร้อนของผงจึงเป็นสิ่งจำเป็น

2.2 ประเภทของผงสีอนินทรีย์

ผงสีอนินทรีย์ (inorganic pigment) ซึ่งแบ่งได้ย่อย ๆ เป็น 4 ชนิด คือ

1. ผงสีธรรมชาติ (earth pigment) เป็นผงสีธรรมชาติที่ได้จากการนำเอาหินต่าง ๆ ไปบดล้างและทำให้แห้ง ตัวอย่างของผงสีธรรมชาติ ได้แก่ ดินเหลือง (ochres) ดินเผาสีน้ำตาล (sienna) ดินสีน้ำตาลไหม้ (umbers) และดินเขียว (green earth) เป็นต้น
2. ผงสีแร่ (mineral pigment) เป็นผงสีที่ได้จากแร่ธาตุต่าง ๆ ตัวอย่างของผงสีแร่ ได้แก่ โคลโลไมต์ และแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น
3. ผงสีอนินทรีย์สังเคราะห์ (synthetic inorganic pigment) เตรียมได้โดยวิธีตกตะกอนจากปฏิกิริยาระหว่างสารเคมี 2 สาร ทำให้เกิดเป็นผงสีตกตะกอนลงมาแล้วกรองออก ตัวอย่างของผงสีอนินทรีย์สังเคราะห์ ได้แก่ ทิทาเนียมไดออกไซด์ ซิงก์ออกไซด์ และอัลตรามารีน เป็นต้น
4. ผงสีโลหะ (metallic pigment) เป็นผงสีที่ได้จากการบดโลหะให้ละเอียด เช่น ผงอะลูมิเนียม ผงบรอนซ์ และผงสังกะสี เป็นต้น

2.3 สมบัติและการเลือกใช้ผงสีอนินทรีย์และผงสีอินทรีย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผงสีอนินทรีย์และผงสีอินทรีย์ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกใช้ผงสีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สีที่เหมาะสมก็ต้องรู้ถึงสมบัติของผงสีเหล่านี้ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สมบัติและการเลือกใช้ผงสี

สมบัติที่ต้องการ	ควรรใช้ผงสี	เหตุผล
1. สีเข้มสดใส	อินทรี	ผงสีอินทรีจะให้สีเข้มและสดใสมากในขณะที่ผงสีอนินทรีมีกำลังการผสมต่ำต้องใช้ปริมาณมาก
2. สำหรับทำสี สีขาวและสีดำ	อนินทรี	ผงสีขาวบริสุทธิ์ที่สุด คือ ทิทาเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) ซึ่งเป็นผงสีอนินทรี และผงสีดำที่ดำที่สุด คือ คาร์บอนแบล็ก (มักจัดเป็นผงสีอนินทรี) ไม่มีผงสีอินทรีที่มีสีขาวหรือสีดำ
3. การไม่เกิดการคายสี	อนินทรี	ผงสีอนินทรีจะไม่ละลายในตัวทำละลายใด ๆ ในขณะที่ผงสีอินทรีบางชนิดถูกละลายได้
4. ความคงทนต่อแสง	อนินทรี	พันธะในโมเลกุลของผงสีอนินทรีทนต่อแสงอัลตราไวโอเล็ตได้มากกว่าพันธะในโมเลกุลของผงสีอินทรี
5. เสถียรภาพต่อความร้อน	อนินทรี	มีผงสีอินทรีไม่กี่ชนิดที่เสถียรได้ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า ผงสีอินทรีส่วนใหญ่จะสลายตัวหรือหลอมเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นได้ว่า ในการเลือกใช้ผงสีจะหลีกเลี่ยงการใช้ผงสีอินทรี เนื่องจากมีข้อดีน้อยกว่าผงสีอนินทรีหลายประการ แต่ในทางปฏิบัติมีการใช้ผงสีอินทรีกันมากเนื่องจากปัจจัยข้อ 1 ใน ตารางที่ 2.1 ว่าผงสีอินทรีมีสีเข้มหรือมีกำลังการผสมสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตเลือกใช้ผงสีอินทรี นอกจากผงสีอินทรียังมีข้อคิดตรงที่ว่าสามารถบดได้ง่าย และมีสมบัติการพิมพ์ที่ดี

2.4 หลักการผลิตผงสีทั่วไป

2.4.1 กรรมวิธีในการเตรียมสีสำเร็จรูปโดยทั่วไป

โดยปกติสีที่ใช้ในงานต่างกัน เช่น สีได้เคลือบ สีบนเคลือบ และสีในเคลือบ มีกรรมวิธีการเตรียมโดยอาศัยหลักการใหญ่ ๆ คล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันไปบ้างในเรื่องของความละเอียด การเตรียมสีมีหลายสิ่งที่จะต้องคำนึงถึง เช่น อุณหภูมิที่ใช้เผา วิธีการบดสารเพื่อให้ได้สารที่ละเอียดดีพอ บรรยากาศ และช่วงเวลาในการเผา เป็นต้น Briefly (1886 : 116-120) กล่าวถึงวิธีเตรียมสีทางด้านเซรามิกสีไว้ ดังนี้

1. วัตถุดิบ (raw material) วัตถุดิบทุกอย่างควรทราบความบริสุทธิ์ และต้องทราบว่าเป็นออกไซด์คาร์บอน หรือเกลืออื่น ๆ ของอนุมูลบวกที่ต้องการ นอกจากนี้ยังต้องทราบสมบัติทางเอกสารเป็นเอกสารที่ส่งงานไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฟิสิกส์ เช่น ลักษณะและขนาดของผลึก การกระจายขนาดของอนุภาค

2. การผสมสารเข้าด้วยกัน (mixing) สารนั้นอาจจะเป็นออกไซด์ของสารที่ให้สี (coloring oxide) หลายตัว หรืออาจมีพวกเกลือของสารที่ทำให้สีเปลี่ยนไป (salt modifying agent) และอาจมีสารที่ลดอุณหภูมิ (flux) ในการเผารวมอยู่ด้วยก็ได้ การผสมมักจะทำพร้อมกับการบดเพื่อให้สารผสมเข้ากันดียิ่งขึ้น ความละเอียดจากการบดมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาในการเผาเช่นกัน ในสมัยก่อนจะผสมด้วยมือทำให้สารผสมกันไม่ดีนัก ซึ่งเป็นเหตุให้ได้สีไม่ตรงตามต้องการ การผสมทำได้ 2 วิธี

- การผสมแห้ง (dry mixing)
- การผสมเปียก (wet mixing)

การผสมสารให้ได้ผลดีมักจะใช้วิธีการบดเปียก ความละเอียดของสารเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้ และทำปฏิกิริยากันขณะเผาได้สมบูรณ์ ซึ่งสีที่ได้ก็จะสม่ำเสมอ สารบางอย่างละลายน้ำ ถ้าบดแห้งจะบดยาก ถ้าบดเปียกจะบดได้ง่ายกว่า

แม้ว่าการบดเปียกจะดีกว่าการบดแห้ง แต่เมื่อบดเปียกแล้วจะต้องนำมาทำให้แห้งก่อนนำไปเผา เมื่อสารแห้งจะพบว่า สารที่ละลายน้ำจะแยกตัวจับกันอยู่บนผิวหน้าของสารที่ผสมนั้น จึงควรบดผสมให้เป็นผงคลุกเคล้าให้ทั่วอีกครั้งหนึ่ง โดยการบดแห้งแล้วใส่ภาชนะที่เป็นดินเผาเพื่อนำไปเผาต่อไป

3. การเผา (calcination) การเผาที่อุณหภูมิเหมาะสมจะทำให้เกิดปฏิกิริยาซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นสารชนิดใหม่ การเผาจะทำให้เกิดปฏิกิริยา 2 อย่าง คือ

1. การสลายตัว (decomposition) เมื่อสารผสมถูกเผาพวกก๊าซต่าง ๆ จะสลายตัวระเหยออกมาเช่น พวกคาร์บอนเนตซัลเฟต ถ้ามีสารพวกนี้อยู่เมื่อนำไปใช้จะทำให้เกิดฟองหรือจุดในผิวเคลือบ

2. การรวมตัว (combination) สารที่มีสมบัติให้สี และไม่ให้สีจะรวมตัวกัน เมื่อก๊าซต่าง ๆ ระเหยไปหมดแล้วจะทำให้เกิดสีขึ้น

สีแต่ละสีย่อมมีช่วงอุณหภูมิในการเผาต่างกัน จึงต้องระวังเรื่องการไม่คงที่ของสี เมื่อนำไปใช้อาจเกิดจากการเผาที่อุณหภูมิไม่สูงทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์ จึงเป็นเหตุให้ได้สีที่ไม่ดีพอ และถ้าเผาที่อุณหภูมิสูงเกินจุดเหมาะสม สีก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน บรรยากาศภายในเตาขณะเผาก็สำคัญเช่นกัน คือถ้าในส่วนผสมมีสารพวกคาร์บอนอยู่บรรยากาศในการเผาควรมีอากาศมากเกินพอ (oxidizing atmosphere) และใช้ความดันต่ำเพื่อให้ก๊าซสามารถระเหยออกมาได้สะดวก

4. การบด (grinding) สารที่เผาแล้วจะต้องนำไปบดเสียก่อนในช่วงนี้นิยมใช้วิธีบดเปียก ส่วนมากจะบดด้วยหม้อบด ซึ่งสามารถบดได้เร็วและสะอาดกว่าใช้จานบด หรือจะบดด้วยโกร่งก็ได้

5. การล้าง (washing) การล้างสีเพื่อให้สารที่ละลายน้ำได้ และสิ่งเจือปนต่าง ๆ ละลายออกมาเพื่อให้ได้สีที่คงตัว ถ้าล้างไม่สะอาดพวกสารละลายและสิ่งเจือปนอื่น ๆ จะมีผลทำให้เกิดฝ้า มัวบนผิวเคลือบ หรือสีที่ตกแต่งไว้โดยเฉพาะสีจากโครเมียมออกไซด์ จึงต้องล้างให้ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามนำไปดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีล้างทำโดยรินน้ำร้อน (จะใช้น้ำธรรมดาาก็ได้) ลงในภาชนะที่ปิดแล้วคนให้ทั่วปล่อยให้ สึกตะกอน แล้วรินน้ำทิ้ง ทำหลาย ๆ ครั้งจนน้ำใสไม่มีฝ้ายลอยบนผิวน้ำ สิบบางชนิดอาจล้างด้วยกรด เจือจางเพื่อการขจัดสารละลายได้ดีขึ้น โดยหยดกรดในน้ำที่มีสีอยู่ 2 ถึง 3 หยดคนให้ทั่วปล่อยให้ใส แล้วเทออกจากนั้นล้างด้วยน้ำธรรมดาจนน้ำใสไม่มีฝ้าย การล้างหลาย ๆ ครั้งจะทำให้สีคงตัวดีขึ้น

6. การทำให้แห้ง (drying) สีที่ล้างและอบแห้งแล้วต้องบดให้ละเอียดด้วยหม้อบด หรือ โกร่งอีกครั้งหนึ่ง ถ้าสีไม่ละเอียดจะทำให้ผิวที่ตกแต่งไม่เรียบ และสวยงามเท่าที่ควร การบดขั้นนี้จะ ใช้วิธีบดแห้ง (dry grinding) สีที่เตรียมได้นี้เรียกว่า สีสำเร็จรูป

2.4.2 วิธีการผลิตผงสี มีหลายวิธีด้วยกันดังนี้ คือ

1. การบดและการทำให้จมนตัว (grinding and setting) ใช้สำหรับผลิตผงสีธรรมชาติ และ ผงสีแร่ ซึ่งมีวิธีการดังนี้คือ นำผงสีไปบดจากนั้นผ่านกระบวนการการทำให้จมนตัว ซึ่งจากกระบวนการ ดังกล่าว จะสามารถแยกสีที่มีขนาดของอนุภาคต่าง ๆ กันได้

2. การทำให้ตกตะกอน (precipitation) เตรียมโดยการทำให้เกิดตะกอนของผงสีที่ไม่ ละลายจากปฏิกิริยาระหว่างสารต่าง ๆ วิธีการแบบนี้ใช้สำหรับผลิตผงสีต่าง ๆ กัน เช่น ลิโทโพน โครเมียมเลด ปรอทซีเนบลู และผงสีอินทรีย์ส่วนใหญ่ (แลก และ โทนเนอร์)

3. การเผา (calcination) วิธีการแบบนี้ผลิตโดยการเผาสารที่อุณหภูมิสูง ๆ ใช้สำหรับผลิต ผงสีต่อไปนี้ ทิทาเนียมไดออกไซด์ อัลตรามารีน ลิโทโพน และโครเมียมออกไซด์กรีน


4. การระเหย (evaporation) นำวัตถุดิบมาระเหย แล้วมักผ่านกระบวนการออกซิเดชันต่อ ตัวอย่างของผงสีที่ผลิตโดยวิธีการแบบนี้ ได้แก่ แอนติโมนีออกไซด์ ซิงก์ออกไซด์ เป็นต้น

5. การกัดกร่อนโลหะ (corrosion of metals) ทำได้โดยนำโลหะมากัดด้วยกรด ตัวอย่าง ของผงสีที่ผลิตโดยวิธีการแบบนี้ ได้แก่ ผงตะกั่วขาว (white lead) เป็นต้น

ในบางกรณีผงสีบางชนิดจะผลิตได้จากวิธีการ 2 แบบ เช่น ลิโทโพนจะผลิตจากวิธีการทำ ให้ ตกตะกอนหรือวิธีการเผาก็ได้ แต่ถ้าต้องการให้ผงสีมีสมบัติที่ดีควรจะผลิตจากวิธีการเผา สำหรับการผลิตผงสีไททาเนียมไดออกไซด์ก็เช่นเดียวกัน ขั้นแรกทำวิธีการตกตะกอนก่อน ซึ่งจะได้ ไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีน้ำปนอยู่ด้วย จากนั้นนำไปเผาจะได้ไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีสมบัติดี

2.5 ผงสีแคดเมียม

ผงสีแคดเมียมจะมีแคดเมียมซัลไฟด์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานและมีผลึกเป็นรูป hexagonal wurtzite ซึ่งมีอะตอมของกำมะถันยึดเกาะกันแน่นเป็นรูป hexagonal และมีอะตอมของ แคดเมียมยึดเกาะอยู่ระหว่างกลางเป็นรูป tetrahedral ดังภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 โครงผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ (wurtzite structure)

a.) sulfur (selenium) ; b.) cadmium (zinc, mercury)

จากภาพที่ 2.1 เป็นโครงผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ที่แคดเมียมไอออน (Cd^{2+}) จะมีซัลเฟอร์ไอออน (S^{2-}) 4 ตัวล้อมอยู่โดยรอบ และซัลเฟอร์ไอออนจะต้องมีแคดเมียมไอออน 4 ตัวอยู่โดยรอบ โครงผลึกนี้จะเกิดขึ้นได้ในรูปซัลเฟอร์ไอออนอัดเรียงตัวกันในรูป hexagonal และครึ่งหนึ่งของจำนวนช่อง tetrahedral มีแคดเมียมไอออนแทรกอยู่ เพื่อให้อนุมูลบวอยู่ห่างกันมากที่สุดแคดเมียมซัลไฟด์มีช่วงการเกิดสีตั้งแต่ เขียว เหลือง ส้ม แดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของสังกะสีหรือปรอทที่เข้าไปแทนที่แคดเมียมในโครงผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ หรือปริมาณของเซเลเนียมที่เข้าไปแทนที่กำมะถันในโครงผลึกแคดเมียมซัลไฟด์

ผงสีแคดเมียมสามารถที่จะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ตามส่วนประกอบพื้นฐาน คือ

1. แคดเมียมซัลไฟด์บริสุทธิ์ และ zinc modified ให้สีเหลืองและสีส้มสว่าง
2. แคดเมียมซัลไฟด์โพสเซียมให้สีส้มเข้มและสีแดง
3. แคดเมียมเมอร์คิวไรต์ ให้สีแดง

2.5.1 สมบัติทางเคมีของแคดเมียมซัลไฟด์

แคดเมียมซัลไฟด์เป็นสารประกอบที่เฉื่อยต่ออากาศ ความชื้นไฮโดรเจนซัลไฟด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) แคดเมียมซัลไฟด์สามารถที่จะละลายในกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (HCl conc.) และในสารละลายเจือจางหรือเข้มข้นของกรดไนตริก (HNO_3) เกิดเป็นไอของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) และมีการละลายในน้ำด่างมาก ซึ่งสารละลายอิมตัวของแคดเมียมซัลไฟด์ที่อุณหภูมิห้องสามารถละลายได้เพียง 0.2 พีพีบี ส่วนการละลายในสารละลายพวกอัลคาไลด์ กรดอะซิติก ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส จะละลายได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งจะไม่ผลต่อแคดเมียมซัลไฟด์ และที่อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส แคดเมียมซัลไฟด์จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในอากาศ กลายเป็นออกไซด์และซัลเฟตแคดเมียมซัลไฟด์จะละลายในสารละลายเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แอมโมเนียคลอไรด์ แอซิกคลอไรด์ และไอโอไดด์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่คัดลอกจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (oil adsorption) จะอยู่ในช่วง 18 เปอร์เซ็นต์ ของสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลเข้ม ไม่ควรรับประทาน อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถึง 22 เปอร์เซ็นต์ ของสี่ส้มอ่อน (Patton. 1973 : 389-393) และในผงลิลิโทโปนจะมีค่าการดูดซับน้ำมัน 14 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในแบเรียมซัลเฟตจะมีค่าการดูดซับน้ำมันต่ำมากคือ 8 ถึง 16 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้ผงลิลิโทโปนมีค่าการดูดซับน้ำมันต่ำด้วยเช่นกัน

2.5.2 ส่วนประกอบทางเคมี

2.5.2.1 แคดเมียมซัลไฟด์

เป็นสารที่ประกอบด้วยแคดเมียม 77.8 เปอร์เซ็นต์ และกำมะถัน 22.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีจำนวนพลังงานถึง 34 กิโลแคลอรีต่อโมล ที่อุณหภูมิปกติจะเกิดเป็นผลึกได้ 2 แบบ คือ hexagonal (β) มีความหนาแน่น 4.8261 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และ Cubic (α) มีความหนาแน่น 4.835 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งค่าของความหนาแน่นเหล่านี้ได้จากการคำนวณจากเครื่อง X-Ray diffraction ตามปกติแคดเมียมซัลไฟด์ที่ได้จากการตกตะกอนโดยใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์จะได้ผลึกรูป cubic ซึ่งพิสูจน์โดย Bohn J. และ Niclassen H. เมื่อปี 1924 เขาเห็นได้ภายใต้กล้อง microscope.

ปัจจุบันได้มีการใช้ X-Ray diffraction เป็นตัวชี้บอกถึงผลึกของผงสีรูปแบบต่างที่อยู่รวมกันที่อุณหภูมิปกติ ตลอดจนสามารถบอกถึงการใช้ความร้อนอย่างช้า ๆ จะเปลี่ยนผลึกจากรูป cubic ไปเป็นรูป hexagonal ในสมัยก่อนจะใช้ความหนาแน่นของผงสีแคดเมียมในช่วงประมาณ 3.9 ถึง 4.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นตัวกำหนดในการเปลี่ยนของผงสีแคดเมียมสีเหลือง ในบางครั้งจะผสมวัสดุอื่นเข้าไปในผงสีด้วย เช่น แคดเมียมคาร์บอเนต แคดเมียมออกไซด์ และซิงก์ออกไซด์

ในปัจจุบันสีเหลืองสว่างได้จากการแทนที่ของซิงก์มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 4.40 ถึง 4.82 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (Hercules. 1976 : 109) ซึ่งซิงก์ซัลไฟด์บริสุทธิ์จะมีความหนาแน่น 3.98 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (Huckle. 1966 : 326-366)

2.5.2.2 แคดเมียมเซเลไนด์ และ แคดเมียมซัลโฟเซเลไนด์

แคดเมียมเซเลไนด์บริสุทธิ์ (CdSe) จะมีสีน้ำตาลดำและไม่มีคุณสมบัติเป็นผงสี แคดเมียมเซเลไนด์ไม่ละลายในกรดเจือจาง แต่จะละลายในกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นได้เป็นไฮโดรเจนเซเลไนด์

ส่วนแคดเมียมซัลโฟเซเลไนด์ (Cd(S,Se)) เกิดจากการที่เซเลเนียมเข้าแทนที่กำมะถันบางส่วนในผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ ซึ่งเมื่อปริมาณของเซเลเนียมที่เข้าแทนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สีเปลี่ยนไปเป็นสีส้ม สีแดง และในที่สุดจะเป็นสีแดงดำ แคดเมียมซัลโฟเซเลไนด์จะเป็นผลึกรูป hexagonal ที่มีความหนาแน่นแคดเมียมเซเลไนด์ 5.81 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าความหนาแน่นของแคดเมียมซัลไฟด์บริสุทธิ์ 4.82 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

2.5.3 การเตรียมแคดเมียมซัลไฟด์



จากการเปิดเผยของ Stromeyer F. ในปี 1819 แคดเมียมซัลไฟด์มีวิธีการเตรียม 2 วิธี คือ

วิธีแบบเปียก และวิธีแบบแห้ง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเทคนิคต่าง ๆ ให้ดีขึ้นแต่เทคนิคพื้นฐานไม่ต่างกันเท่าไรนัก อีกทั้งยังมีให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฐานก็ไม่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน

2.5.3.1 วิธีแบบแห้ง

เป็นวิธีการดั้งเดิมซึ่งเป็นการรวมกันของโลหะแคดเมียม แคดเมียมออกไซด์ หรือ แคดเมียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกำมะถัน โดยการใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300 ถึง 500 องศาเซลเซียสที่ปราศจากอากาศ ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังสมการต่อไปนี้



การผสมอาจใช้กำมะถันให้มีปริมาณมากเกินไปซึ่งอุณหภูมิ เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา ความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบ และปริมาณออกซิเจนจะมีผลต่อคุณสมบัติของผงที่ได้ ซึ่งในการผสมแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ควบคุม จะเห็นได้ว่าไม่มีความแน่นอนในกระบวนการผลิต (Remington. and Francis. 1954 : 117-120, 199)

หลังจากปฏิกิริยาเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วจะมีการควบคุมการบดให้ได้ขนาดและรูปร่างของอนุภาคตามต้องการ ซึ่งขนาดและรูปร่างจะเป็นตัววัดคุณสมบัติของสี (Zerr. and Rubencamp. 1908 : 152-153) ปัจจุบันนี้มีการใช้วิธีการแบบแห้งน้อยมาก

2.5.3.2 วิธีการแบบเปียก

เป็นการตกตะกอนของแคดเมียมซัลไฟด์ โดยการทำปฏิกิริยาของสารละลายเกลือของแคดเมียมกับซัลไฟด์ โดยทั่วไปเกลือของแคดเมียมที่ใช้จะอยู่ในรูปของคลอไรด์ ไนเตรท ซัลเฟต หรือไอโอไดด์ ส่วนกำมะถันได้จากไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมเรียมซัลไฟด์ โซเดียมซัลไฟด์ หรือโซโอซัลเฟตชนิดอื่น ๆ ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา อุณหภูมิ ความเข้มข้นของตัวเข้าทำปฏิกิริยา สิ่งเจือปน พีเอช (pH) และอัตราการเติมของตัวเข้าทำปฏิกิริยา รวมถึงสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีผลต่อสีและความคงทนของผงสี ดังแสดงตามสมการต่อไปนี้



ในสมัยก่อนจะใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นตัวให้ซัลไฟด์ไอออน ซึ่งในการผสมจะต้องกวนอย่างสม่ำเสมอ ถ้าต้องการเม็ดสีที่เข้มต้องใช้ความเข้มข้นของเกลือแคดเมียมสูงและจะต้องให้ออกซิเจนเป็นออกซิเจนที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นับญาติเห็นไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครเจนซัลไฟด์กระจายอย่างทั่วถึง (Remington. and Francis. 1954 : 65-66) แต่ถ้าต้องการเสดสีที่สว่างจะต้องใช้ความเข้มข้นของเกลือแคดเมียมที่ต่ำ (Budgen. 1924 : 100-105)

ในปี 1870 โซเดียมซัลไฟด์ได้ถูกนำมาใช้แทนไฮโดรเจนซัลไฟด์ เนื่องจากมีความสะดวกในการควบคุมความเข้มข้นของแคดเมียมและซัลไฟด์ไอออน (Wagner. 1872 : 82) ถ้าใช้สารละลายที่เจือจางจะทำให้ได้ผงสีเหลืองอ่อน ในขณะที่ใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นปานกลางที่ร้อนหรือสารละลายกรดจะได้ผงสีที่มีสีเข้มซึ่งบางครั้งให้สีเหลืองปานกลาง ผงสีแบบนี้จะใช้โดยไม่มีการเผาซึ่งขนาดอนุภาค รูปร่าง พื้นผิว และความสูงโค่งนี้จะได้จากการทำปฏิกิริยาการตกตะกอน ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางของสีและการเกิดผลึกของตะกอนจากการเปลี่ยนเกลือที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน (Milligan. 1934 : 797-800)

ตารางที่ 2.2 แสดงสีและรูปผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ (Milligan. 1934 : 797-800)

Cadmium Salt Used At 0.1 N Concentration	Without the Addition Acid				In the Presence of Added Acid			
	At 30 °C		At 100 °C		At 30 °C		At 100 °C	
	Crystalline		Crystalline		Crystalline		Crystalline	
	Color	Form	Color	Form	Color	Form	Color	Form
Sulfate	Yellow	Hexagonal*	Orange	Cubic	Orange	Cubic**	Red	Cubic
Nitrate	Yellow	Hexagonal*	Yellow	Hexagonal*	Orange	Cubic**	Red	Cubic
Chloride	Yellow	Hexagonal*	Yellow	Hexagonal	Yellow	Hexagonal	Red	Hexagonal
Bromide	Yellow	Hexagonal*	Yellow	Hexagonal	Orange	Hexagonal	Red	Hexagonal
Iodide	Orange	Hexagonal*	Orange	Hexagonal	Orange	Hexagonal	Orange	Hexagonal

* Trace of cubic beta (β) cadmium sulfide.

**Trace of hexagonal alpha (α) cadmium sulfide.

จากตารางที่ 2.2 การตกตะกอนจะเกิดจากการใช้สารละลายเกลือของแคดเมียมที่มีความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล ซึ่ง Milligan (1934 : 797-800) พบว่า การตกตะกอนอย่างรวดเร็วในสารละลายกรดเจือจางจะทำให้ได้สีเหลืองสว่าง แต่ถ้าใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงจะทำให้ได้สีแดง ซึ่งอัตราการเติมและจำนวนของการกวนที่ได้จากการทดลองเป็นส่วนสำคัญ คือถ้าผลิตโดยการกวนช้า ๆ จะทำให้ได้สีที่เข้มซึ่งอาจจะเป็นสีแดงหรือสีส้มกลาง

ในการตกตะกอนจะเกิดกัมมะถันอิสระจึงต้องทำการล้างตะกอนที่ได้ ทั้งนี้ถ้ามีกัมมะถันอิสระเหลือมากจะทำให้ผงสีมีความคงตัวน้อย ในการผลิตผงสีโดยวิธีนี้จะมีความแน่นอนในการผลิต ได้มีความพยายามในการผลิตผงสีเหลืองสว่างโดยใช้สารละลายเจือจางเกลือของ แคดเมียมที่เย็นหรือการตกตะกอนอย่างรวดเร็วในสารละลายกรด ซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่ต่ำแต่จะทำให้ได้ผงสีที่มีความเสถียรต่ำเมื่อเทียบกับวิธีปกติ ส่วนสีที่สว่างมาก ๆ จะสามารถทำได้โดยใช้แคดเมียม

ในเตรททำปฏิกิริยากับโซเดียมซัลไฟด์หรือแอมโมเนียมโซโอซัลเฟต วิธีการนี้จะทำให้ได้สีที่สว่าง
 อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะเกิดกัมมะถันอิสระสูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อผลสีทำให้ผลสีมีความคงตัวน้อย
 เมื่อทำการตกตะกอนแล้วจะต้องทำการล้างและกรอง ซึ่งในการล้างจะใช้น้ำกลั่นหรือน้ำ
 อ่อน หลาย ๆ ครั้ง หลังจากนั้นจึงทำการกรอง ในบางครั้งอาจจะกำจัดซัลเฟอร์อิสระโดยการย่อย
 สลายด้วยคาร์บอนไดซัลไฟด์ (Church. 1915 : 162-167) ทุกวันนี้วิธีการแบบเปียกมีการใช้กันอย่าง
 กว้างขวางและทำให้ได้ผลสีที่มีความบริสุทธิ์ดีกว่าวิธีแบบแห้ง

2.5.4 วิธีการเตรียมแคดเมียมซัลไฟด์โพเซไลนด์

ผลสีแคดเมียมซัลไฟด์โพเซไลนด์สีแดงเป็นผลสีอีกประเภทหนึ่งที่มีการใช้งานเมื่อปี 1910
 แม้ว่าผลสีชนิดนี้จะได้มีการจดสิทธิบัตรเมื่อปี 1892 (Gettens. and Stout. 1966 : 58-59) ในการ
 เตรียมผลสีแคดเมียมซัลไฟด์โพเซไลนด์สามารถเตรียมได้โดยการผสมแคดเมียมซัลไฟด์ กัมมะถัน และ
 เซเลเนียม แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสในบรรยากาศเฉื่อย ในปี 1919 Bayer ได้
 พัฒนาระบวนการผลิตผลสีแคดเมียมซัลไฟด์โพเซไลนด์ให้ดีขึ้นซึ่งจะให้ผลผลิตคงที่และทำให้เซเล
 เนียมระเหยกลายเป็นไอน้อยลง เนื่องจากมีราคาแพงโดยทำการเติมสารละลายผสมของอัลคาไลด์
 ซัลไฟด์และเซเลไนต์ลงในสารละลายเกลือของแคดเมียมดังสมการ



ตะกอนที่ได้จากกระบวนการนี้เป็นสีเหลือง และเมื่อทำการเผาจะได้สีแดง ในการเผา
 นั้นจะต้องควบคุมให้อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส ถ้าใช้อุณหภูมิสูงกว่านี้จะได้ผลสีเป็นสี
 น้ำตาลอัตราส่วนของแคดเมียมต่อเซเลเนียมจะทำให้เจดสีเปลี่ยนแปลงไปดังแสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 แสดงสีของแคดเมียมต่อเซเลเนียมในอัตราส่วนต่าง ๆ (Curtis. 1954 : 26-43)

Cd/Se	100/12 Orange
Cd/Se	100/15 Orange-red
Cd/Se	100/20 Light red
Cd/Se	100/25 Bright red
Cd/Se	100/30 Dark red
Cd/Se	100/33 Maroon red
Cd/Se	100/40 Dark maroon

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ผงสีแคดเมียมซัลโฟไซด์ มีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยดังนี้

- 3.1 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย
- 3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
- 3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
- 3.4 วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย

1. แคดเมียมคลอไรด์ ($\text{CdCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, Univar)
2. โซเดียมซัลไฟด์ ($\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, Univar)
3. โลหะเซเลเนียมผง (Se Powder, Univar)
4. กำมะถันผง (S Powder, Univar)
5. น้ำกลั่น

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

1. X-ray diffractometer
2. ตู้อบอุณหภูมิ 100 ถึง 200 องศาเซลเซียส (Oven, MEMMERT)
3. เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส (Muffle funnel, SYBRON/THERMO-LYNE 1500)
4. เครื่องบดสารเคมีให้เป็นผงละเอียด
5. ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6. กระดาษกรอง (Whatman No. 41)
7. กรวยแก้ว (Glass Funnel)
8. Water Bath ที่ควบคุมอุณหภูมิได้
9. โถดูดความชื้น (Dissicator)
10. ปิเปต (Pipette)
11. บีกเกอร์ (Breaker)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

12. เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)

13. กระจกนาฬิกา (Watch Glass)

3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

3.1 ตัวแปรต้น

ปริมาณของเซเลเนียมที่เข้าแทนที่กำมะถันใน โครงผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิที่ใช้ในการเผา

3.2 ตัวแปรตาม

ปริมาณของเซเลเนียมที่เข้าแทนที่กำมะถันใน โครงผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์และ อุณหภูมิที่ใช้ในการเผามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี ความสว่างของสีและความเข้มของสี

3.4 วิธีดำเนินการวิจัย

3.4.1 การเตรียมสารละลายที่ใช้ในการสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์

3.4.1.1 การเตรียมสารละลายแคดเมียมคลอไรด์ 0.1 นอร์มอล

1. นำแคดเมียมคลอไรด์ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็น ในโถดูดความชื้น
2. ชั่งแคดเมียมคลอไรด์ที่อบแล้วประมาณ 20.132 กรัม ลงในบีกเกอร์ละลายด้วยน้ำกลั่น ปรับปริมาตรให้เป็น 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

3.4.1.2 การเตรียมสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ 0.1 นอร์มอล

ชั่งโซเดียมซัลไฟด์ประมาณ 24.018 กรัม ลงในบีกเกอร์ละลายด้วยน้ำกลั่น ปรับปริมาตร ให้เป็น 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

3.4.2 การสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์

1. อบกระดาษกรองเบอร์ 41 ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้เย็น ในดูดความชื้น นำกระดาษกรองที่ได้มาชั่งน้ำหนัก บันทึกค่าที่ได้ (W_1)
2. เติมสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ลงในสารละลายแคดเมียมคลอไรด์ที่น้อย ๆ และกวน ตลอดเวลาด้วยอัตราเร็วที่คงที่ ที่อุณหภูมิ 10 27 50 75 85 95 องศาเซลเซียส ซึ่งอัตราส่วนของ แคดเมียมคลอไรด์และโซเดียมซัลไฟด์ ดังตามตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงอัตราส่วนผสมของแคดเมียมคลอไรด์และโซเดียมซัลไฟด์

ตัวอย่างที่	ปริมาตรของแคดเมียมคลอไรด์ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	ปริมาตรของโซเดียมซัลไฟด์ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
1	5.0	15.0
2	10.0	15.0
3	15.0	15.0
4	20.0	15.0
5	25.0	15.0
6	15.0	5.0
7	15.0	10.0
8	15.0	20.0
9	15.0	25.0

3. นำตะกอนที่ได้จากข้อ 2. มาล้างด้วยน้ำกลั่น ทำได้โดยการรินของเหลวข้างบนลงไป
ในกระดาษกรอง ระวังอย่าให้ตะกอนตามลงไปด้วย เติมน้ำกลั่นลงไปในตะกอน เขย่าตะกอนและ
น้ำกลั่นให้เข้ากัน แล้วตั้งให้ตกตะกอนนอนกัน จากนั้นค่อย ๆ รินของเหลวข้างบนลงไป
ในกระดาษกรอง ทำเช่นนี้ 8 ถึง 10 ครั้ง ก่อนที่จะเทตะกอนลงไป
ในกระดาษกรองดังกล่าว

4. นำตะกอนที่ทำการล้างแล้วมาอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำ
ให้เย็นในโถดูดความชื้น แล้วนำมาชั่งน้ำหนัก บันทึกค่าที่ได้ (W_2)

5. นำค่าที่บันทึกไว้มาคำนวณหาน้ำหนักของตะกอนที่ได้

$$\text{น้ำหนักตะกอน} = W_2 - W_1 \quad (3.1)$$

เมื่อ W_1 เป็นน้ำหนักกระดาษกรอง (กรัม)

W_2 เป็นน้ำหนักกระดาษกรองกับตะกอน (กรัม)

6. ทำซ้ำตามข้อ 1 ถึง 5 จนครบ 3 ครั้ง บันทึกค่าที่ได้

3.4.3 การสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์

1. นำแคดเมียมซัลไฟด์ที่เตรียมได้จากข้างต้น กำมะถัน และเซเลเนียมมาอบที่อุณหภูมิ
105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้เย็นในโถดูดความชื้น

2. ชั่งแคดเมียมซัลไฟด์ กำมะถัน และเซเลเนียมตามตารางที่ 3.2 จากนั้นนำสารที่ชั่งได้มา
บดผสมด้วยครกบดสารเคมีจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำมาใส่ในถ้วยกระเบื้อง นำไปเผาในเตาเผาที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 100 200 300 400 500 600 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 3.2 แสดงอัตราส่วนผสมของแคดเมียมซัลไฟด์ กำมะถัน และเซเลเนียม

ตัวอย่างที่	แคดเมียมซัลไฟด์ (กรัม)	กำมะถัน (กรัม)	เซเลเนียม (กรัม)
1	-	-	1.000
2	1.000	-	-
3	1.000	1.000	0.020
4	1.000	1.000	0.030
5	1.000	1.000	0.040
6	1.000	1.000	0.060
7	1.000	1.000	0.080
8	1.000	1.000	0.100
9	1.000	1.000	0.120
10	1.000	1.000	0.140
11	1.000	1.000	0.160
12	1.000	1.000	0.180
13	1.000	1.000	0.200
14	1.000	1.000	0.220
15	1.000	1.000	0.240
16	1.000	1.000	0.260
17	1.000	1.000	0.280
18	1.000	1.000	0.300
19	1.000	1.000	0.320
20	1.000	1.000	0.340
21	1.000	1.000	0.360
22	1.000	1.000	0.380
23	1.000	1.000	0.400

3. นำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาโครงสร้างและหาองค์ประกอบด้วยเครื่อง X-ray

diffraction

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์ผงสีแคดเมียมซัลโฟเฮลไนด์ มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้

4.1 ผลการสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์

4.2 ผลการสังเคราะห์แคดเมียมซัลโฟเฮลไนด์

4.1 ผลการสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์

เมื่อนำสารละลายแคดเมียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล มาทำการตกตะกอนกับสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ที่มีความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล ตามอัตราส่วน โดยปริมาตรต่าง ๆ ตามตารางที่ 3.1 ที่อุณหภูมิ 10 27 50 75 85 95 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้ตะกอนของแคดเมียมซัลไฟด์ ผลที่ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.1 4.2 4.3 และ 4.4

ตารางที่ 4.1 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์เตรียมได้จากสารละลายแคดเมียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล กับสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล ในอัตราส่วนผสม โดยปริมาตรต่าง ๆ กันที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส

อัตราส่วน (ลูกบาศก์เซนติเมตร)		น้ำหนักตะกอนของแคดเมียมซัลไฟด์ (กรัม)			
แคดเมียมคลอไรด์	โซเดียมซัลไฟด์	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย
15.0	5.0	0.0378	0.0385	0.0380	0.0381
15.0	10.0	0.0712	0.0710	0.0358	0.0593
15.0	15.0	0.1090	0.1088	0.1092	0.1090
15.0	20.0	0.1125	0.1110	0.1117	0.1117
15.0	25.0	0.1168	0.1160	0.1166	0.1165
5.0	15.0	0.0398	0.0402	0.0405	0.0402
10.0	15.0	0.0761	0.0746	0.0757	0.0755
20.0	15.0	0.1095	0.1091	0.1087	0.1091
25.0	15.0	0.1088	0.1090	0.1094	0.1091

จากตารางที่ 4.1 เห็นได้ว่าเมื่อนำแคดเมียมคลอไรด์จำนวน 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับโซเดียมซัลไฟด์จำนวน 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะพบว่าได้น้ำหนักของตะกอนมากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำมาใช้ต้องระบุชื่อผู้แต่งเอกสาร

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์เตรียมได้จากสารละลายแคดเมียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล กับสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล ใน อัตราส่วนผสมโดยปริมาตรต่าง ๆ กันที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

อัตราส่วน (ลูกบาศก์เซนติเมตร)		น้ำหนักตะกอนของแคดเมียมซัลไฟด์ (กรัม)			
แคดเมียมคลอไรด์	โซเดียมซัลไฟด์	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย
15.0	5.0	0.0523	0.0515	0.0500	0.0513
15.0	10.0	0.0846	0.0854	0.0849	0.0850
15.0	15.0	0.1277	0.1280	0.1284	0.1280
15.0	20.0	0.1383	0.1392	0.1388	0.1388
15.0	25.0	0.1419	0.1410	0.1424	0.1418
5.0	15.0	0.0542	0.0560	0.0551	0.0551
10.0	15.0	0.0945	0.0925	0.0934	0.0935
20.0	15.0	0.1275	0.1283	0.1295	0.1284
25.0	15.0	0.1288	0.1270	0.1290	0.1283

จากตารางที่ 4.2 เห็นได้ว่าเมื่อนำแคดเมียมคลอไรด์จำนวน 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับ โซเดียมซัลไฟด์จำนวน 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะพบว่าได้น้ำหนักของตะกอนมากที่สุด

ตารางที่ 4.3 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์เตรียมได้จากสารละลายแคดเมียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล กับสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล ใน อัตราส่วนผสมโดยปริมาตรต่าง ๆ กันที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

อัตราส่วน (ลูกบาศก์เซนติเมตร)		น้ำหนักตะกอนของแคดเมียมซัลไฟด์ (กรัม)			
แคดเมียมคลอไรด์	โซเดียมซัลไฟด์	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย
15.0	5.0	0.0589	0.0598	0.0585	0.0591
15.0	10.0	0.1131	0.1135	0.1126	0.1131
15.0	15.0	0.1476	0.1425	0.1451	0.1451
15.0	20.0	0.1505	0.1521	0.1513	0.1513
15.0	25.0	0.1522	0.1527	0.1535	0.1528
5.0	15.0	0.0563	0.0550	0.0571	0.0561
10.0	15.0	0.0989	0.1007	0.0995	0.0997
20.0	15.0	0.1451	0.1445	0.1463	0.1453
25.0	15.0	0.1457	0.1534	0.1460	0.1484

จากตารางที่ 4.3 เห็นได้ว่าเมื่อนำแคดเมียมคลอไรด์จำนวน 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับ โซเดียมซัลไฟด์จำนวน 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะพบว่าได้น้ำหนักของตะกอนมากที่สุด

ตารางที่ 4.4 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์เตรียมได้จากสารละลายแคดเมียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล กับสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล ใน อัตราส่วนผสมโดยปริมาตรต่าง ๆ กันที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส

อัตราส่วน (ลูกบาศก์เซนติเมตร)		น้ำหนักตะกอนของแคดเมียมซัลไฟด์ (กรัม)			
แคดเมียมคลอไรด์	โซเดียมซัลไฟด์	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย
15.0	5.0	0.0612	0.0598	0.0585	0.0598
15.0	10.0	0.1122	0.1136	0.1145	0.1134
15.0	15.0	0.1542	0.1527	0.1525	0.1531
15.0	20.0	0.1623	0.1635	0.1628	0.1629
15.0	25.0	0.1605	0.1651	0.1647	0.1634
5.0	15.0	0.0570	0.0562	0.0575	0.0569
10.0	15.0	0.1045	0.1049	0.1066	0.1053
20.0	15.0	0.1540	0.1532	0.1529	0.1534
25.0	15.0	0.1518	0.1545	0.1533	0.1532

จากตารางที่ 4.4 เห็นได้ว่าเมื่อนำแคดเมียมคลอไรด์จำนวน 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับ โซเดียมซัลไฟด์จำนวน 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะพบว่าได้น้ำหนักของตะกอนมากที่สุด

ตารางที่ 4.5 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคคเมียมซัลไฟด์เตรียมได้จากสารละลายแคคเมียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล กับสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล ใน อัตราส่วนผสมโดยปริมาตรต่าง ๆ กันที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส

อัตราส่วน (ลูกบาศก์เซนติเมตร)		น้ำหนักตะกอนของแคคเมียมซัลไฟด์ (กรัม)			
แคคเมียมคลอไรด์	โซเดียมซัลไฟด์	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย
15.0	5.0	0.0602	0.0577	0.0619	0.0599
15.0	10.0	0.1132	0.1138	0.1139	0.1136
15.0	15.0	0.1525	0.1529	0.1538	0.1531
15.0	20.0	0.1617	0.1627	0.1638	0.1627
15.0	25.0	0.1636	0.1628	0.1638	0.1634
5.0	15.0	0.0581	0.0569	0.0554	0.0568
10.0	15.0	0.1056	0.1053	0.1058	0.1056
20.0	15.0	0.1537	0.1548	0.1530	0.1538
25.0	15.0	0.1526	0.1532	0.1541	0.1533

จากตารางที่ 4.5 เห็นได้ว่าเมื่อนำแคคเมียมคลอไรด์จำนวน 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับ โซเดียมซัลไฟด์จำนวน 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะพบว่าได้น้ำหนักของตะกอนมากที่สุด

ตารางที่ 4.6 แสดงน้ำหนักของตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์เตรียมได้จากสารละลายแคดเมียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล กับสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล ใน อัตราส่วนผสม โดยปริมาตรต่าง ๆ กันที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส

อัตราส่วน (ลูกบาศก์เซนติเมตร)		น้ำหนักตะกอนของแคดเมียมซัลไฟด์ (กรัม)			
แคดเมียมคลอไรด์	โซเดียมซัลไฟด์	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย
15.0	5.0	0.0577	0.0610	0.0621	0.0603
15.0	10.0	0.1138	0.1126	0.1142	0.1135
15.0	15.0	0.1542	0.1538	0.1532	0.1532
15.0	20.0	0.1623	0.1626	0.1631	0.1630
15.0	25.0	0.1634	0.1628	0.1643	0.1635
5.0	15.0	0.0579	0.0554	0.0564	0.0566
10.0	15.0	0.1052	0.1050	0.1061	0.1054
20.0	15.0	0.1526	0.1533	0.1550	0.1536
25.0	15.0	0.1528	0.1543	0.1530	0.1534

จากตารางที่ 4.6 เห็นได้ว่าเมื่อนำแคดเมียมคลอไรด์จำนวน 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับ โซเดียมซัลไฟด์จำนวน 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะพบว่าได้น้ำหนักของตะกอนมากที่สุด

4.2 ผลการสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์โพเซไลนด์

เมื่อนำแคดเมียมซัลไฟด์ที่สังเคราะห์ได้มาผสมกับกำมะถัน และเซเลเนียมตามอัตราส่วน โดยน้ำหนักต่าง ๆ ตามตารางที่ 3.2 แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 100 200 300 400 500 และ 600 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีของแคดเมียมซัลไฟด์โพเซไลนด์ ผลการทดลองที่ได้ดังแสดงใน ตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 แสดงสีของผงสีแคดเมียมซัลไฟด์ที่อัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักของแคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) ต่อเซเลเนียม (Se) ที่เผา ณ อุณหภูมิ 100-600 องศาเซลเซียส โดยมีกำมะถัน (S) ปริมาณ 1.000 กรัม ทุกอัตราส่วน

Ratio CdS / Se	TEMPERATURE (°C)					
	100	200	300	400	500	600
0.000 : 1.000				Decompose	Decompose	Decompose
1.000 : 0.000						Ash
1.000 : 0.020						Ash
1.000 : 0.030						Ash
1.000 : 0.040						Ash
1.000 : 0.060						Ash
1.000 : 0.080						Ash
1.000 : 0.100						Ash
1.000 : 0.120						Ash
1.000 : 0.140						Ash
1.000 : 0.160						Ash
1.000 : 0.180						Ash
1.000 : 0.200						Ash
1.000 : 0.220						Ash
1.000 : 0.240						Ash
1.000 : 0.260						Ash
1.000 : 0.280						Ash
1.000 : 0.300						Ash
1.000 : 0.320						Ash
1.000 : 0.340						Ash
1.000 : 0.360						Ash
1.000 : 0.380						Ash
1.000 : 0.400						Ash

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเท่านั้น ไม่ควรเผยแพร่โดยไม่ขออนุญาต

ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อนำเซเลเนียม แคดเมียมซัลไฟด์ และของผสมระหว่างแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อ เซเลเนียม ที่อัตราส่วน 1.000 : 1.000 : 0.020 และที่อัตราส่วน 1.000 : 1.000 : 0.100 มาศึกษาโครง ผลึกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้เครื่อง X-ray diffractometer ทั้งนี้เนื่องจากที่อัตราส่วนทั้งสองนั้นมีสั ดัตั้งแต่สี่เหลี่ยมจนถึงสี่แดง ผลที่ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.6 ส่วน diffractogram ที่ได้ดังแสดงในภาพ ที่ 6.1 ถึง 6.18 (ดูภาคผนวก)

ตารางที่ 4.8 แสดงรูปโครงผลึกของเซเลเนียม แคดเมียมซัลไฟด์ และแคดเมียมซัลไฟด์ผสมกับ เซเลเนียมที่อัตราส่วนผสม 1.000 : 0.020 และ 1.000 : 0.100

Ratio CdS : Se	At 100 °C	At 200 °C	At 300 °C	At 400 °C	At 500 °C	At 600 °C
	Crystalline Form	Crystalline Form	Crystalline Form	Crystalline Form	Crystalline Form	Crystalline Form
0.000 : 1.000	Hexagonal	-	-	-	-	-
1.000 : 0.000	Cubic (CdS)	Cubic (CdS)	Cubic (CdS) Hexagonal (CdS)	Hexagonal (CdS)	Hexagonal (CdS)	Mix Crystal (Cd ₂ OSO ₄ or Cd ₃ SO ₆)
1.000 : 0.020	Cubic (CdS and CdSe)	Cubic (CdS and CdSe)	Cubic (CdS) Hexagonal (CdS and CdS.Se)	Hexagonal (CdS and CdS.Se)	Hexagonal (CdS.Se)	-
1.000 : 0.100	Cubic (CdS) Hexagonal (Se)	Cubic (CdS and CdSe)	Hexagonal (CdS and CdS.Se)	Hexagonal (CdS and CdS.Se)	Hexagonal (CdS.Se)	-

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล

การสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์ โดยการทำปฏิกิริยาระหว่างสารละลายแคดเมียมคลอไรด์ที่เข้มข้น 0.1 นอร์มัลกับสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ที่เข้มข้น 0.1 นอร์มัล พบว่า อุณหภูมิ และอัตราส่วนของตัวเข้าทำปฏิกิริยา มีผลต่อปริมาณตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์ที่ได้ ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้



เมื่อเพิ่มอุณหภูมิที่ใช้ในการตกตะกอนของแคดเมียมซัลไฟด์จะทำให้ปริมาณตะกอนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นปฏิกิริยาคูดความร้อนและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทำให้โซเดียมซัลไฟด์กระจายตัวในสารละลายแคดเมียมคลอไรด์อย่างทั่วถึงทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น และที่อัตราส่วนโดยปริมาตรของแคดเมียมคลอไรด์ต่อโซเดียมซัลไฟด์ 15 : 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่า จะให้ปริมาณตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์มากที่สุด ทั้งนี้ในการตกตะกอนแคดเมียมซัลไฟด์จึงควรเติมปริมาณสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ให้มากเกินไป

จากนั้นจึงนำตะกอนที่ได้ล้างด้วยน้ำกลั่นหลาย ๆ ครั้ง กรอง และทำให้แห้ง แล้วนำตะกอนที่ได้ไปเผาที่อุณหภูมิ 100 ถึง 600 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาโครงผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ ซึ่งจากภาพที่ 6.2 ถึง 6.4 พบว่า แคดเมียมซัลไฟด์ที่เผาที่อุณหภูมิ 100 ถึง 200 องศาเซลเซียส มี diffraction ที่ lattice spacing (d) เท่ากับ 3.36 2.90 2.06 1.75 Å^o ซึ่งแสดงถึงโครงผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ที่เป็นรูป cubic และที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส จะมีโครงผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ 2 รูปปนกัน คือ โครงผลึกรูป cubic ปนกับโครงผลึกรูป hexagonal (diffraction (ภาพที่ 6.4) ที่ d เท่ากับ 3.16 3.58 3.36 Å^o)

เมื่อเผาแคดเมียมซัลไฟด์ที่อุณหภูมิ 400 และ 500 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 6.5 และ 6.6) พบว่ามี diffraction ที่ d เท่ากับ 3.16 3.58 3.36 Å^o ซึ่งแสดงโครงผลึกของ hexagonal และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิของการเผาจนถึง 600 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 6.7) พบว่าแคดเมียมซัลไฟด์เปลี่ยนไปเป็นแคดเมียมออกไซด์ซัลเฟต โดยเป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบ คือ Cd₂OSO₄ หรือ Cd₃SO₆ และโครงผลึกผสมหลายรูปแบบ การที่แคดเมียมซัลไฟด์สามารถเปลี่ยนโครงผลึกจาก cubic ไปเป็น hexagonal ได้ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เปลี่ยนไปนี้เป็นไปตามปรากฏการณ์ที่เรียกว่า polymorphism

ถันและโลหะเซเลเนียมที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักและอุณหภูมิต่าง ๆ (ตามตารางที่ 3.2) และได้เลือกอัตราส่วนผสมที่ 1.000 : 1.000 : 0.020 กรัม และอัตราส่วนผสมที่ 1.000 : 1.000 : 0.1000 กรัม ซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 100 ถึง 600 องศาเซลเซียส มาทำการศึกษาโครงสร้างผลึก (เนื่องจากที่อัตราส่วนทั้งสองนั้นมีสีตั้งแต่สีเหลืองจนถึงสีแดง) พบว่า การเผาที่อุณหภูมิ 100 ถึง 200 องศาเซลเซียส (จากภาพที่ 6.8 6.9 6.14 และ 6.15) diffractogram ที่ได้แสดงให้เห็นว่า ไม่มีการเกิดแคดเมียมซัลไฟด์โพสเซไนต์ (ที่ d เท่ากับ 2.08 3.60 3.18 Å° ไม่มีสัญญาณเกิดขึ้น) แต่จะเกิดเป็นแคดเมียมเซเลไนต์ (CdSe) ซึ่งมีสีดำ และมีโครงสร้างผลึกเป็นรูป cubic (มี diffractogram ที่ d เท่ากับ 3.51 2.14 1.83 Å°) ปนกับแคดเมียมซัลไฟด์ที่มีโครงสร้างผลึกเป็นรูป cubic และเซเลเนียมที่มีโครงสร้างผลึกเป็นรูป hexagonal (diffractogram ที่ d เท่ากับ 3.01 3.78 2.07 Å°) เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผาสูงขึ้นจาก 300 ถึง 500 องศาเซลเซียส พบว่า จะเกิดแคดเมียมซัลไฟด์โพสเซไนต์มากขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และแคดเมียมซัลไฟด์โพสเซไนต์ที่เกิดขึ้นมีโครงสร้างผลึกเป็นรูป hexagonal ดังแสดงในภาพที่ 6.10 ถึง 6.12 และภาพที่ 6.16 ถึง 6.18 มี diffractogram ที่ d เท่ากับ 2.08 3.60 3.18 Å°) และสีที่ได้จะมีตั้งแต่สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีนํ้าตาลแดง จนกระทั่งเป็นดำที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงของสีนั้นเกิดเนื่องจากปริมาณการเข้าแทนที่ของเซเลเนียมในโครงสร้างผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ โดยที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เซเลเนียมจะเริ่มเข้าแทนที่ซัลเฟอร์ ทำให้สีเหลืองของแคดเมียมซัลไฟด์เริ่มเปลี่ยนไปเป็นสีส้ม และค่อย ๆ แดงขึ้นเมื่อเซเลเนียมเข้าแทนที่มากขึ้น และแดงคล้ำในที่สุดเมื่อเซเลเนียมเข้าแทนที่ก้ำมะถันในโครงสร้างผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์จนหมดทำให้เกิดเป็นแคดเมียมเซเลไนต์ สีที่เกิดขึ้นจึงเป็นสีของแคดเมียมเซเลไนต์ซึ่งเป็นสีดำ

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลฐานสำหรับการวิจัยต่อไปที่นำไปสู่กระบวนการผลิตผงสีในอุตสาหกรรม และช่วยลดการสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย ผงสีแคดเมียมซัลไฟด์โพสเซไนต์ที่สังเคราะห์ได้นี้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเคลือบผิวเซรามิกส์ และสีทาเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

2. ผู้จะทำการวิจัยต่อไปนั้นควรศึกษาวิธีการสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์โพสเซไนต์ โดยวิธีการแบบเปียกคือ นำโลหะเซเลเนียมมาละลายในสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ จากนั้นนำมาเติมในสารละลายแคดเมียมคลอไรด์ ซึ่งวิธีการนี้มีความแน่นอนในการคำนวณความเข้มข้นสารเคมีที่ผสมกัน และทำให้ได้สีที่แน่นอน

บรรณานุกรม

- ปรีดา พิมพ์ขาวำ. 2527. เซรามิกส์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อรอุษา สรวารี. 2537. สารเคลือบผิว (สี วาร์นิช และแลกเกอร์). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- Boxall, J. and Von, J.A. 1977. Concise Paints Technology. Guildford Surrey : Biddles Ltd.
- Boxor, J. Fraunhofes and Wong, J.A. 1977. Conise Paints. Surrey : Bidles Ltd.
- Brauer and Gearn., editor. 1965. Handbook of Preparative Inorganic Chemistry. Vol. 2. Translated by Scripta Technica. 2nded. New York : London.
- Chapman and Hall. 1966. Paint Technology Manuals Part Six Pigment Dyestuffs and Lakes. Gellingham : E.H. Brickell's Son Ltd.
- Checker, S.K. 1968. Technology of Pigments Dyestuffs and Dye Intermediates. Delhi : Small Business Publications.
- Feller and Robert, L., editor. 1994. Artists's Pigments a Handbook of their History and Characteristics. Vol. 1. New York : Cambridge Univesity London.
- Fox, J.J. and Bowles, T.H. 1927. The Analysis of Pigments Paints and Varnishes. London : Ernest Benn Lid.
- Guenter Buxbaum. 1993. Industrial Inorganic Pigments. New York : Weinheim.
- JCPDS International Centre for Diffraction Data Powder. 1982. JCPDS Powder Diffraction File. Pennsylvania : Swarthmore.
- Judd, D.B. and Wyszecski, G. 1963. Color in Business Science and Industry. 2nded. New York : Wiley.
- Lewis, P.A. and Wiley. 1987. Pigment Handbook. Vol 1. 2nded. New York : Wiley.
- Morgan, W.M. 1970. Pigments for Paints and Inks Physical and Chemical Properties. Morden Surrey : Trage'x Technical Press Ltd.
- Morgan, W.M. 1990. Outline of Paints Technology. 3rded. Bidles : Guildford and King's Lumm.
- Remington, J.S. and Francis, W. 1955. Their Manufacturer and Properties Pigments. 3rded. London : Leonard Hill Ltd.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2θ (°) | 0 (cps) | (counts) / (°) |

Sample	SI	2θ (°)	(counts) / (°)
Target	Co	23.56	3,273
HT	15.0	29.79	3,000
HT	30.0	41.30	2,161
Start angle	5.00 deg.	43.72	2,059
Stop angle	66.00 deg.	45.40	1,996
Start angle	0.414 deg.	48.00	1,891
Stop angle	1.50 deg.	51.72	1,766
K. filter	None	55.68	1,649
Operator		56.16	1,636
Time			772




ภาพที่ 6.1 แสดง diffractogram ของผงดีที่มีอัตราส่วนของเคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเฮลเลเนียม 0 : 0 : 1 ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้าน การค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Run Date: 2019/01/01 File: 1160001716


Sample	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
Sample	15.72	6.449	39	11
Target	35.52	3.779	126	15
Start angle	5.00	26.52	3.358	888
Stop angle	5.00	26.88	3.314	834
Start angle	68.00	27.48	3.252	857
Stop angle	8.00	45.98	2.858	365
Slit	1.50	1.755	1.755	329

Operator:
 Name:



ภาพที่ 6.3 แสดง diffractogram ของผงสีที่มีอัตราส่วนของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียม 1 : 0 : 0 ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 6.4 แสดง diffractogram ของผงทีที่มีอัตราส่วนของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกัมมะถันต่อเซลเนียม 1 : 0 : 0 ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Measure conditions

Sample	SS	2θ (°)	Intensity (I/I ₀)
Ca	55	19.36	6.532 101
LV	45.0	13.36	6.622 106
LV	36.0	17.56	5.816 143
Start angle	5.00	16.24	4.869 393
Stop angle	68.00	16.90	4.677 89
Step angle	0.100	19.60	4.592 79
W. time	1.50	23.92	3.717 210
Operator		24.96	3.564 1934
Name		26.60	3.348 1541
		27.28	3.266 343
		27.76	3.211 622
		28.32	3.149 1472
		28.64	3.011 180
		30.64	2.915 99
		32.60	2.744 66
		33.76	2.653 99
		35.56	2.523 342
		36.64	2.436 289
		37.64	2.368 271
		38.96	2.319 148
		42.00	2.149 107
		42.68	2.117 146
		43.84	2.063 1341
		46.00	1.936 115
		46.00	1.894 548
		49.56	1.830 126
		51.00	1.707 257
		52.00	1.757 927
		52.96	1.728 300
		54.24	1.690 145
		54.00	1.671 134
		56.12	1.638 132
		58.56	1.575 185
		59.12	1.591 91




ภาพที่ 6.5 แสดง diffractogram ของผงซีที่มีอัตราส่วนของแคลเซียมซีฟไฟต์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียม 1 : 0 : 0 ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Maxima condition


Sample	SB	2θ (°)	01 (Å)	I(counts)	I/Io
Target	Cu	17.52	5.858	333	15
Wt	45.0	18.24	4.868	471	21
Wt	30.0	18.92	4.687	378	17
Slit angle	5.00	20.48	4.358	148	6
Slit angle	8.00	23.56	3.773	151	7
Slit angle	6.00	23.92	3.717	278	12
R. lim	1.50	24.88	3.576	246	95
Operator		26.56	3.353	1224	54
Mon		27.28	3.276	264	12
		27.88	3.228	517	23
		28.24	3.197	2388	100
		28.80	3.119	328	14
		29.84	3.072	258	11
		29.88	3.015	468	21
		30.24	2.953	105	5
		30.96	2.886	95	4
		33.72	2.659	219	10
		35.48	2.578	419	19
		38.72	2.448	868	38
		37.56	2.393	315	14
		38.88	2.314	162	7
		39.44	2.283	107	5
		42.64	2.119	198	8
		43.88	2.065	1122	50
		44.44	2.037	148	7
		46.24	1.962	128	6
		47.92	1.887	1084	44
		48.48	1.879	138	6
		48.96	1.859	122	5
		49.48	1.841	113	5
		51.84	1.768	301	13
		51.82	1.768	758	33
		52.88	1.738	388	17
		54.78	1.691	162	7
		54.96	1.674	161	7
		56.88	1.639	156	7
		57.88	1.612	112	5
		58.48	1.579	143	6
		58.12	1.581	108	4



ภาพที่ 6.6 แสดง diffractogram ของผงดีที่มีอัตราส่วนของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเตเลนียม 1 : 0 : 0 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น
 ไม่ว่าการณใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Name Sample S7
 Target Co
 WY 45.0 WY
 ad 30.0 ad
 Step angle 5.00 deg
 Stop angle 6.00 deg
 K. filter 1.50 nic.
 Operator
 Date




ภาพที่ 6.7 แสดง diffractogram ของผงที่มีอัตราส่วนของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเฮลเลเนียม 1 : 0 : 0 ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้าน



ภาพที่ 6.9 แสดง diffractogram ของผงซีทีที่มีอัตราส่วนของแคลเซียมซีทีไฟต์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียม 1 : 1 : 0.02 ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



Sample	2θ (°)	Intensity (COUNTS)
Sample 01	5.118	88
Sample 02	4.878	250
Sample 03	3.217	197
Sample 04	3.587	234
Sample 05	3.563	1872
Sample 06	3.228	377
Sample 07	3.166	235
Sample 08	2.528	174
Sample 09	2.533	825
Sample 10	2.393	139
Sample 11	2.321	115
Sample 12	2.117	183
Sample 13	2.072	128
Sample 14	1.983	188
Sample 15	1.798	213
Sample 16	1.763	945
Sample 17	1.755	363
Sample 18	1.687	166
Sample 19	1.638	99
Sample 20	1.584	157


ภาพที่ 6.10 แสดง diffractogram ของผงดีที่มีอัตราส่วนของเมกนีเซียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียม 1 : 1 : 0.02 ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจ
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




Mount condition

Sample	SiZ	2θ (°)	0d (Å)	Intensity I/I ₀
Cu		18.28	8.598	121
KV	45.0	17.52	8.858	298
mA	30.0	16.92	9.097	418
Start angle	5.00	28.40	4.359	164
Stop angle	80.00	23.56	3.723	157
Step angle	0.020	24.84	3.591	1556
Slit	1.50	26.12	3.489	265
Operator		26.48	3.393	1128
Run		26.96	3.304	259
		28.28	3.162	2262
		28.68	3.119	216
		29.08	3.088	326
		29.68	3.015	572
		31.00	2.882	119
		31.64	2.826	97
		32.16	2.781	183
		33.76	2.633	283
		35.40	2.514	180
		35.76	2.500	123
		36.00	2.453	639
		37.36	2.405	117
		38.48	2.281	119
		41.72	2.163	126
		43.00	2.098	137
		43.68	2.071	1688
		44.44	2.037	153
		47.88	1.981	918
		50.92	1.792	243
		51.80	1.753	889
		52.84	1.731	372
		54.40	1.695	134
		54.84	1.673	135
		55.84	1.645	129
		57.08	1.614	186
		58.24	1.583	143
		59.48	1.555	185



ภาพที่ 6.12 แสดง diffractogram ของผงสีที่มีอัตราส่วนของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียม 1 : 1 : 0.02 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 6.13 แสดง diffractogram ของผงที่มีอัตราส่วนของแคลเซียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียม 1 : 1 : 0.02 ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หมายเลขห้อง	2θ (°) d (Å)	(counts) / θ
Sample S14		
Target Cu		
LV 45.0 kV	23.48	3,786 341 47
SA 38.0 mA	24.32	3,657 268 36
Step size 5.00 deg	26.68	3,653 651 69
Step size 6.00 deg	28.76	3,328 659 90
Step size 6.00 deg	28.92	3,895 349 47
Step size 6.00 deg	29.72	3,804 739 101
Slit 1.50 mm	41.32	2,183 163 22
Detector	53.66	2,074 404 55
Hub	44.48	2,639 294 40
	45.78	2,804 261 36
	50.32	1,612 206 28
	51.76	1,705 329 45
	52.84	1,756 298 41
	55.72	1,644 138 19




ภาพที่ 6.14 แสดง diffraction ของผงที่มีอัตราส่วนของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียม 1 : 1 : 0.10 ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 6.16 แสดง diffractogram ของผงซีที่มีอัตราส่วนของแคลเซียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซเลเนียม 1 : 1 : 0.10 ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 6.17 แสดง diffractogram ของผงสีที่มีอัตราส่วนของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซลเลนียม 1 : 1 : 0.10 ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 6.18 แสดง diffractogram ของผงดีที่มีอัตราส่วนของแคดเมียมซัลไฟด์ต่อกำมะถันต่อเซลล์เนียม 1 : 1 : 0.10 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นายทรงพล กายบริบูรณ์
วัน เดือน ปี เกิด	6 กันยายน 2514
สถานที่เกิด	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	112 ค. 9/11 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ถนนปู้เจ้าสมิงพราย อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ทำงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง	นักวิทยาศาสตร์ระดับ 5
ประวัติการศึกษา	ปีการศึกษา 2534 สำเร็จการศึกษานุปริญญาวิทยาศาสตร (เคมีปฏิบัติ) จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2536 สำเร็จการศึกษาวิทยศาสตรบัณฑิต (เคมี) จาก สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้