

โครงการวิจัย

การลดปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในคอนกรีต
โดยใช้ขี้เถ้าแกลบและขี้เถ้าลอย

USING RICE HUSK ASH AND FLY ASH TO SUBSTITUTE PORTLAND
CEMENT IN CONCRETE MIXED DESIGN

นายพลสันธิ พุกะทรัพย์ 33100253
นายธนณัฐ วานิชชินชัย 33100437

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

คณะ วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2536

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

USING RICE HUSK ASH AND FLY ASH TO SUBSTITUTE PORTLAND
CEMENT IN CONCRETE MIXED DESIGN



A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
BACHELOR OF CONSTRUCTION ENGINEERING
KING MONKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

1993

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ใบรับรองโครงการงานพิเศษ

หัวข้อโครงการงานพิเศษ การลดปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในคอนกรีต
โดยใช้ซีเมนต์เถ้าแกลบ และซีเมนต์เถ้าลอย

นักศึกษา นายพลสันธิ พุกะทรัพย์ รหัสประจำตัว 33100253

นายธนันธุ์ วานิชชินชัย รหัสประจำตัว 33100437

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สุปจน์ ศรีนิล

คณะกรรมการสอบโครงการงานพิเศษ	ลายมือชื่อ
อาจารย์ สุปจน์ ศรีนิล	
อาจารย์ วิบูลย์ วุฒิญาณ	
อาจารย์ ศิลป์ชัย จานสุวรรณ	

ภาควิชาวิศวกรรมโยธารับรองแล้ว

(นายสุรัตน์ หวังเจริญ)

หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมโยธา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การลดปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในคอนกรีต โดยใช้ขี้เถ้าแกลบและขี้เถ้าลอย
USING RICE HUSK ASH AND FLY ASH TO SUBSTITUTE PORTLAND CEMENT
IN CONCRETE MIXED DESIGN

โดย นายพลสันต์ พกะทรัพย์
นายธนัฐ วานิชชินชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สุปจน์ ศรีนิล

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของการทำโครงการพิเศษนี้ เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติทางด้านกำลังการรับแรงอัด แรงดึง และแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีต ที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบและขี้เถ้าลอยว่า ค่ากำลังการรับแรงจะมีค่าเป็นเท่าไร, มีแนวโน้มของกำลังอย่างไร และส่วนผสมใดสามารถให้ค่ากำลังการรับแรงที่สูงโดยที่สามารถลดปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ลง และนำขี้เถ้าแกลบและขี้เถ้าลอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อัตราส่วนผสมที่ใช้ในการวิจัยจะลดปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ลงครึ่งละ 10% จากคอนกรีตที่มีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสม 100% จนถึง 70% ในแต่ละส่วนผสมที่ลดปริมาณปูนซีเมนต์ก็จะเพิ่มปริมาณขี้เถ้าแกลบและขี้เถ้าลอยครึ่งละ 5% เพราะฉะนั้นจะได้ส่วนผสมที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 16 ส่วนผสม และทดสอบกำลังการรับแรงหลังเวลาบ่มที่ 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน และ 60 วัน

ABSTRACT

THE MAIN PURPOSE OF THIS SPECIAL PROJECT IS TO STUDY COMPRESSIVE, TENSILE AND BONDING STRENGTH OF RICE HUSK ASH AND FLY ASH CONCRETE

THE PROCEDURE IS SIMPLY THAT WITHIN 100% BY WEIGHT OF PORTLAND CEMENT IN ONE CONCRETE MIXED DESIGN, WE WILL REDUCE THE CEMENT PORTION DOWN BY 10%, 20% AND 30% AND SUBSTITUTE BY RICE HUSK ASH AND

FLY ASH AT RATE OF 5%, 10%, 15% UNTIL 30%. THE TOTAL OF 16 NEW MIXED DESIGNS ARE TESTED AT CURING DAY OF 3, 7, 14, 28 AND 60.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์
สุพจน์ ศรีนิล อาจารย์ที่ปรึกษาผู้คอยให้คำชี้แนะ และให้คำปรึกษาระหว่างการทำโครงการวิจัย
และได้ให้คำแนะนำและตรวจสอบแก้ไขโครงการวิจัยฉบับนี้ ผู้เขียนรู้สึกสำนึกในความกรุณาและ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวัดผลโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
ท่านอาจารย์ศิลป์ชัย จานสุวรรณ และอาจารย์วิบูลย์ วัฒนญาณ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
โครงการวิจัยฉบับนี้ ตลอดจนให้ความรู้ในระหว่างที่ผู้เขียนศึกษาอยู่ในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ที่ได้สั่งสอนอบรมผู้เขียนมาโดยตลอด

ในการทำโครงการวิจัยนี้ ผู้เขียนได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจาก

- คุณ อลงกต สง่า วิศวกรประจำฝ่ายซ่อมบำรุง โรงผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง ที่ได้มอบวัสดุที่เหลือใช้ในการทำวิจัย
- โรงสีไฟศรีกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ที่ได้มอบเมล็ดข้าวเจ้า เพื่อใช้ในการ
ทำวิจัย
- อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำโรงปฏิบัติงานเซรามิค ภาควิชา ศิลปอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ที่ได้ให้
ความช่วยเหลือในการเผาเคลือบเพื่อใช้ในการทำวิจัย
- เจ้าหน้าที่ประจำโรงปฏิบัติงานเทคโนโลยีการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ที่ได้ให้คำแนะนำ

นำในการใช้อุปกรณ์การทดสอบ ตลอดจนให้ความสะดวกตลอดการทำงานโครงการวิจัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

- นายศุภลักษณ์ ต้นทองมาศกุล เพื่อนผู้ช่วยพิมพ์งานตลอดการทำโครงการวิจัยฉบับนี้
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีเหตุผลเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- นายคมกฤษ พูลลาภ, นายมนตรี เกิดมณฑล, นายนิพนธ์ สาคสูงเนิน และเพื่อน ๆ
ปที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจตลอดการทำโครงการวิจัย
- บิดา, มารดา และน้องของผู้เขียน ผู้คอยช่วยเหลือสนับสนุน, ให้คำชี้แนะ และ
ให้กำลังใจตลอดการทำโครงการวิจัย

ท้ายที่สุดนี้ ความดีหรือประโยชน์ทั้งหลาย อันพึงได้จากโครงการวิจัยฉบับนี้ ผู้เขียนขอ
มอบให้แก่บิดา, มารดา และครูอาจารย์ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนผู้เขียนมาโดยตลอด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
Abstract	ก
หน้าอำนวยการ	
กิตติกรรมประกาศ	๗
สารบัญ	๓
รายการตารางประกอบ	๗
รายการรูปประกอบ	๗
บทที่ 1 บทนำ	1-6
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	3
1.4 ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	5
บทที่ 2 ทฤษฎี	7-17
2.1 ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ใช้ทำการวิจัย	7
2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7
2.1.2 ซีเมนต์ลอย	9
2.1.3 ซีเมนต์กลบ	11
2.2 ส่วนประกอบทางเคมีโดยเปรียบเทียบ	12
2.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปอซโซลาน (Portland-Pozzoan Cement)	13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
2.4 ปฏิกริยาไฮเดรชันและปฏิกริยาปอซโซลาน (Hydration and Pozzalanic Reaction)	14
2.4.1 ปฏิกริยาไฮเดรชัน	14
2.4.2 ปฏิกริยาปอซโซลาน	15
2.5 ข้อสรุปของการวิจัยในอดีต	16
บทที่ 3 การเตรียมวัสดุวิจัยและการหาปฏิภาคส่วนผสม (Mix Design)	18-32
3.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย	18
3.2 การปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต	19
3.3 ตัวอย่างการหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต	30
บทที่ 4 ปริมาณวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบวิจัยและวิธีการทดสอบวิจัย	33-40
4.1 ปริมาณวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบวิจัย	33
4.2 วิธีการทดสอบวิจัย	40
4.2.1 ขั้นตอนการทดสอบกำลังรับแรงอัด (Compressive Strength)	41
4.2.2 ขั้นตอนการทดสอบกำลังรับแรงดึง (Tensile Strength)	43
4.2.3 ขั้นตอนการทดสอบกำลังรับแรงยึดเหนี่ยว (Bonding Strength)	43
บทที่ 5 ผลการทดสอบ	45-150
5.1 ผลการทดสอบกำลังการรับแรงอัด	45
5.2 ผลการทดสอบกำลังการรับแรงดึง	46
5.3 ผลการทดสอบกำลังการรับแรงยึดเหนี่ยว	47

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
บทที่ 6 วิเคราะห์ผลการทดสอบ	141-148
6.1 วิเคราะห์ผลการรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างทดสอบ	141
6.2 วิเคราะห์ผลการรับแรงดึงของแท่งตัวอย่างทดสอบ	144
6.3 วิเคราะห์ผลการรับแรงยึดเหนี่ยวของแท่งตัวอย่างทดสอบ	147
บทที่ 7 สรุปผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ	149-150
7.1 สรุปผลการทดสอบ	149
7.2 ข้อเสนอแนะ	150
ภาคผนวก	151
เอกสารอ้างอิง	171



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายการตารางประกอบ

	หน้า	
ตารางที่ 2.1	สารประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	8
ตารางที่ 3.1	ค่าความยวบตัวของคอนกรีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ	23
ตารางที่ 3.2	ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ	24
ตารางที่ 3.3	ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าความยวบตัวและวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ	25
ตารางที่ 3.4	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน้ำหนักที่ยอมให้ใช้ได้สำหรับคอนกรีต ในสภาวะเปิดเพอร์แมนเน็ท	27
ตารางที่ 3.5	ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต	28
ตารางที่ 3.6	ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต	29
ตารางที่ 5.1.1 - 5.1.16	ค่ากำลังการรับแรงอัดของตัวอย่างทดสอบทุกส่วนผสมที่ทดสอบ ที่เวลา 3, 7, 14, 28 และ 60 วัน	49-64
ตารางที่ 5.1.17	สรุปค่ากำลังการรับแรงอัดของคอนกรีตผสมต่าง ๆ มีระยะเวลาบ่ม 3, 7, 14, 28 และ 60 วัน	65
ตารางที่ 5.1.18	ค่ากำลังการรับแรงอัดเป็นเปอร์เซ็นต์และผลต่างของกำลังเป็นเปอร์เซ็นต์ และผลต่างของกำลังเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเปรียบเทียบจากคอนกรีต 100:0:0 ที่ระยะเวลาเดียวกัน	66
ตารางที่ 5.1.19	เปรียบเทียบค่ากำลังการอัดแรงอัดของคอนกรีต 100:0:0 ที่ 28 วัน กับคอนกรีตผสมต่าง ๆ ที่ 60 วัน	67
ตารางที่ 5.1.20	แสดงเปอร์เซ็นต์ กำลังการรับแรงอัดที่เพิ่มขึ้นหลังจาก 28 วัน	68
ตารางที่ 5.2.1 - 5.2.16	ค่ากำลังการรับแรงดึงของตัวอย่างทดสอบทุกส่วนผสมที่ทดสอบ ที่เวลา 3, 7, 14, 28 และ 60 วัน	80-96

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5.2.17	สรุปค่ากำลังการรับแรงดึงของคอนกรีตผสมต่าง ๆ มีระยะเวลาบ่ม 3, 7, 14, 28 และ 60 วัน	97
ตารางที่ 5.2.18	ค่ากำลังการรับแรงดึงเป็นเปอร์เซ็นต์และผลต่างของกำลังเป็นเปอร์เซ็นต์ และผลต่างของกำลังเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเปรียบเทียบจากคอนกรีต 100:0:0 ที่ระยะเวลาเดียวกัน	98
ตารางที่ 5.2.19	เปรียบเทียบค่ากำลังการรับแรงดึงของคอนกรีต 100:0:0 ที่ 28 วัน กับคอนกรีตผสมต่าง ๆ ที่ 60 วัน	99
ตารางที่ 5.2.20	แสดงเปอร์เซ็นต์ กำลังการรับแรงดึงที่เพิ่มขึ้นหลังจาก 28 วัน	100
ตารางที่ 5.3.1 - 5.3.16	ค่ากำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวของตัวอย่างทดสอบทุกส่วนผสม ที่ทดสอบที่เวลา 3, 7, 14, 28 และ 60 วัน	111-126
ตารางที่ 5.3.17	สรุปค่ากำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตผสมต่าง ๆ มีระยะเวลา บ่ม 3, 7, 14, 28 และ 60 วัน	127
ตารางที่ 5.3.18	ค่ากำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวเป็นเปอร์เซ็นต์และผลต่างของกำลังเป็น เปอร์เซ็นต์และผลต่างของกำลังเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเปรียบเทียบจาก คอนกรีต 100:0:0 ที่ระยะเวลาเดียวกัน	128
ตารางที่ 5.3.19	เปรียบเทียบค่ากำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีต 100:0:0 ที่ 28 วันกับคอนกรีตผสมต่าง ๆ ที่ 60 วัน	129
ตารางที่ 5.3.20	แสดงเปอร์เซ็นต์ กำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวที่เพิ่มขึ้นหลังจาก 28 วัน	130

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายการประกอบ

หน้า

รูปที่ 5.1.1 - 5.1.4	กราฟเส้นการพัฒนากำลักรับแรงอัดของส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกัน ตั้งแต่ระยะเวลา 3 วันถึง 60 วัน	69-72
รูปที่ 5.1.5 - 5.1.8	กราฟแท่งการพัฒนากำลักรับแรงอัดของส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกัน ตั้งแต่ระยะเวลา 3 วันถึง 60 วัน	73-77
รูปที่ 5.1.9	กราฟเส้นแสดงค่ากำลักรับแรงอัดของคอนกรีตผสมตาม ระยะเวลาบ่ม	78
รูปที่ 5.1.10	กราฟแท่งแสดงค่ากำลักรับแรงอัดของคอนกรีตผสมที่ให้ กำลักรับแรงอัดสูงสุดทุกส่วนผสม	79
รูปที่ 5.2.1 - 5.2.4	กราฟเส้นการพัฒนากำลักรับแรงดึงของส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกัน ตั้งแต่ระยะเวลา 3 วันถึง 60 วัน	101-104
รูปที่ 5.2.5 - 5.2.8	กราฟแท่งการพัฒนากำลักรับแรงดึงของส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกัน ตั้งแต่ระยะเวลา 3 วันถึง 60 วัน	105-108
รูปที่ 5.2.9	กราฟเส้นแสดงค่ากำลักรับแรงดึงของคอนกรีตผสมตาม ระยะเวลาบ่ม	109
รูปที่ 5.2.10	กราฟแท่งแสดงค่ากำลักรับแรงดึงของคอนกรีตผสมที่ให้ กำลักรับแรงอัดสูงสุดทุกส่วนผสม	110
รูปที่ 5.3.1 - 5.3.4	กราฟเส้นการพัฒนากำลักรับแรงยึดเหนี่ยวของส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกัน ตั้งแต่ระยะเวลา 3 วันถึง 60 วัน	131-134
รูปที่ 5.3.5 - 5.3.8	กราฟแท่งการพัฒนากำลักรับแรงยึดเหนี่ยวของส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกัน ตั้งแต่ระยะเวลา 3 วันถึง 60 วัน	135-138
รูปที่ 5.3.9	กราฟเส้นแสดงค่ากำลักรับแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตผสมตาม ระยะเวลาบ่ม	

รูปที่ 5.3.10

กราฟแท่งแสดงค่ากำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตผสมที่ให้ 140
กำลังการรับแรงอัดสูงสุดทุกส่วนผสม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน มีวัสดุเหลือใช้บางอย่างซึ่งเป็นวัสดุที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาในด้านมลพิษ, ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดทิ้ง มีความสกปรกด้วย แต่ วัสดุเหลือใช้ที่ว่ามีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความเป็นซีเมนต์ในตัวเองสูง และมีปริมาณมาก ดังนั้น ถ้าสามารถประยุกต์นำเอาวัสดุเหลือใช้ที่นำมาช่วยลดปริมาณซีเมนต์ในงานก่อสร้างทั่วไป ก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาด้านมลพิษ, ลดปัญหาด้านการจัดทิ้ง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย เนื่องจาก ปริมาณซีเมนต์ที่ลดลงได้อีกด้วย

ซีเถ้าลอย (FLY ASH, FA) เป็นกากที่เหลือจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่น ถ่านหินต่าง ๆ ในประเทศไทยการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันช่วยประหยัดเงินตราของ ประเทศได้เป็นจำนวนมาก แหล่งผลิตถ่านหินที่สำคัญอยู่ที่โรงผลิตกระแสไฟฟ้า จังหวัดลำปางและ จังหวัดกระบี่ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณถ่านหินทั้งหมดมากกว่า 1,400 ล้านตัน และสามารถขุดขึ้นมา ใช้ประโยชน์ได้ทันทีไม่น้อยกว่า 350 ล้านตัน (ปริญา, 2528) ปัจจุบันโรงผลิตไฟฟ้าทั้งสอง แห่งใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 10,000 ตันต่อวัน และคาดว่าในปีถัดไปจะใช้ปริมาณ ถ่านหินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านั้น เราจะได้ซีเถ้าที่ เหลือจากการเผาไหม้ของถ่านหินประมาณ 20% โดยน้ำหนักของถ่านหิน ซีเถ้าที่เหลือใช้นี้แบ่ง ได้ 3 ลักษณะคือ

1. ซีเถ้าลอย (Fly Ash) มีขนาดเม็ดเล็กละเอียดมาก สามารถลอยไปกับไอร้อน ที่เกิดจากการเผาไหม้ออกไปทางปล่องไฟได้ ต้องทำการเก็บกักไว้โดยเครื่องจับซีเถ้า (Electrostatic Precipitators) มีปริมาณซีเถ้าลอยอยู่ประมาณ 82% ของซีเถ้าทั้งหมด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ขี้เถ้าก้นเตา (Bottom Ash) มีขนาดเม็ดใหญ่จึงตกสะสมอยู่ที่ก้นเตา มีจำนวนประมาณ 18% ของขี้เถ้าทั้งหมด

3. ขี้เถ้าตระกรัน ขี้เถ้าตระกรันจะหลอมละลายจับตามผนังเตาหรือหม้อน้ำ มีปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น (ปริญา, 2528)

จะเห็นว่าปริมาณขี้เถ้าลอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มีปริมาณมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายในการขนไปทิ้ง และยังก่อให้เกิดมลภาวะจากการฟุ้งกระจายของขี้เถ้าอีกด้วย ดังนั้นการประยุกต์นำขี้เถ้าลอยไปใช้ในส่วนผสมคอนกรีตจะช่วยลดปัญหาข้างต้นได้มาก อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณซีเมนต์ลงได้อีกด้วย

ขี้เถ้าแกลบ (Rice Husk Ash, RHA) เกิดจากการเผาไหม้แกลบเป็นเชื้อเพลิงซึ่งแกลบเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวเปลือก แกลบจึงมีปริมาณเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณข้าวที่ผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งผลผลิตข้าวได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากการส่งเสริมการเกษตรโดยรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันผลการผลิตข้าวมีประมาณ 20 ล้านตัน โดยทั่วไปการสีข้าวจะได้ปริมาณแกลบประมาณ 22-25% โดยน้ำหนัก เพราะฉะนั้นทั้งประเทศจะมีปริมาณแกลบถึง 5 ล้านตัน แกลบเป็นวัสดุที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดี ให้ความร้อนประมาณ 3,800 กิโลแคลอรีต่อแกลบหนึ่งกิโลกรัม (อุดม, 2533) ดังนั้นในประเทศไทยแกลบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงสีข้าวขนาดกลาง และโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำ นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ใช้ในการเผาอิฐ และเนื่องจากแกลบมีสารประกอบ ซิลิเกต (Silicate) มาก ทำให้การใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงจะเกิดขี้เถ้าแกลบ 16-20% โดยน้ำหนักของแกลบ ทำให้การใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงจะเกิดปัญหาในด้านการต้องกำจัดขี้เถ้า และต้องป้องกันมลภาวะจากขี้เถ้า ดังนั้นถ้าเราสามารถนำขี้เถ้านี้มาใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตได้ก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้บ้างพอสมควรและยังสามารถลดปริมาณซีเมนต์ลงได้ด้วย

โดยสรุปทั้งขี้เถ้าลอยและขี้เถ้าแกลบ ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากการเผาไหม้ไม่มีราคา และยังเป็นภาระที่ต้องกำจัด ถ้าเราสามารถนำขี้เถ้าลอยและขี้เถ้าแกลบเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ก็จะเป็นการลดภาระในการกำจัดและได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ในขอบข่ายของการนำของเสี้ยกลับมาใช้ และจากคุณสมบัติที่ว่าขี้เถ้าลอยมีขนาดเล็กมาก มีส่วนประกอบทางเคมี และการเกิดคล้ายกับขี้เถ้าภูเขาไฟซึ่งเป็นคุณสมบัติของซีเมนต์ธรรมชาติ และขี้เถ้าแกลบก็ให้ผลทำนองเดียวกัน เนื่องจากการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก และต้นทุนในการผลิตสูง ดังนั้นถ้าเราสามารถผสมขี้เถ้าลอยและขี้เถ้าแกลบลงในคอนกรีตในปริมาณและอัตราส่วนที่เหมาะสม ก็จะสามารถลดปริมาณปูนซีเมนต์ได้ในบางส่วน โดยที่คอนกรีตผสมนี้ยังมีคุณสมบัติในด้านกำลังการรับแรงอัด, แรงดึงและแรงยึดเหนี่ยวอยู่ในเกณฑ์ที่คาดว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของคอนกรีตผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ กับความแข็งแรงของคอนกรีตล้วน
- 1.2.2 เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ; ขี้เถ้าแกลบ ; ขี้เถ้าลอย ในส่วนผสมคอนกรีตว่ามีอัตราส่วนเท่าไรจึงจะทำให้มีความแข็งแรงที่เหมาะสมในการใช้งาน
- 1.2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงระยะเวลาการบ่มหลังจาก 28 วันว่าความแข็งแรงมีแนวโน้มอย่างไร เมื่อระยะเวลาการบ่มเพิ่มขึ้น

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 ขอบเขตของวัสดุที่ใช้ในการวิจัย

- ปูนซีเมนต์ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ประเภท 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ซีเมนต์แกลบ เป็นซีเมนต์แกลบจากการเผาแกลบข้าวเจ้า ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส และบดละเอียดโดย Los Angeles Abrasion Machine และผ่านการร่อน ผ่านตะแกรงเบอร์ 100
- ซีเมนต์ลอย เป็นซีเมนต์ลอยจากการเผาไหม้ ถ่านหินลิกไนต์จากอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
- หิน เป็นหินปูนขนาดเบอร์ 2 ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป
- ทราย เป็นทรายแม่น้ำ ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป
- น้ำ เป็นน้ำประปา

1.3.2 ขอบเขตของวิธีทดสอบที่ใช้ในการวิจัย

- ทดสอบกำลังรับแรงอัด
- ทดสอบกำลังรับแรงดึง
- ทดสอบแรงยึดเหนี่ยว

(การทดสอบทั้งหมด ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM)

1.3.3 ขอบเขตของระยะเวลาการบ่มตัวอย่างทดสอบ

- 3, 7, 14, 28 และ 60 วัน

1.3.4 ขอบเขตของอัตราส่วนผสมในคอนกรีต

- ปูนซีเมนต์ (OPC) : ฐั้เก้าแกลบ (RHA) : ฐั้เก้าลอย (FA)

100	:	0	:	0
90	:	0	:	10
90	:	5	:	5
90	:	10	:	0
80	:	0	:	20
80	:	5	:	15
80	:	10	:	10
80	:	15	:	5
80	:	20	:	0
70	:	0	:	30
70	:	5	:	25
70	:	10	:	20
70	:	15	:	15
70	:	20	:	10
70	:	25	:	5
70	:	30	:	0

รวม 16 ส่วนผสม

รวมตัวอย่างที่ต้องทดสอบวิจัย = $3 \times 3 \times 5 \times 16 = 720$ ตัวอย่าง

(แต่ละชุดทดสอบ 3 ตัวอย่าง)

1.4 ประโยชน์และผลที่จะได้รับจากการวิจัย

1. ทำให้ทราบถึงอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดระหว่าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ :

ฐั้เก้าแกลบ : ฐั้เก้าลอย ที่สามารถนำไปใช้งานได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. เพื่อเป็นข้อมูลที่จะมีการนำไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงได้ในการวิจัยต่อ ๆ ไป



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทฤษฎี

ในงานด้านวิศวกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญซึ่งมีราคาแพง ถ้าเราสามารถลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลง โดยให้คุณสมบัติทางด้านกำลังคงเดิมก็จะเป็นการประหยัดที่ดี ดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาจึงมีผู้สนใจในวัสดุซีเมนต์ธรรมชาติ (Pozzolan) เช่น ซีเมนต์เถ้าลอยจากถ่านหิน และซีเมนต์เถ้าแกลบ จากการเผาแกลบ ซึ่งวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นวัสดุที่เหลือใช้ตามธรรมชาติซึ่งมักจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และยังก่อให้เกิดมลภาวะที่ไม่ดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาว่าจะสามารถนำซีเมนต์เถ้าลอยและซีเมนต์เถ้าแกลบมาใช้ร่วมกับปูนซีเมนต์ได้หรือไม่ และคุณสมบัติที่ได้เป็นอย่างไร หัวข้อการวิจัยนี้ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในบทนี้จะได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

- ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ทำการวิจัย
- ส่วนประกอบทางเคมีโดยเปรียบเทียบ
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปอซโซลาน
- ปฏิกริยาไฮเดรชัน และปฏิกริยาปอซโซลาน (Hydration and Pozzolanic Reaction)
- ข้อสรุปของการวิจัยในอดีต

2.1 ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ทำการวิจัย

2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในทางวิศวกรรม โดยที่เมื่อผสมกับหิน ทราย และน้ำ ด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสม จะได้คอนกรีตซึ่งเมื่อแข็งตัวแล้วจะแข็งแรงทนทานคล้ายหินปูน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดปูนเม็ด ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากการเผาส่วนผสมต่าง ๆ ที่อุณหภูมิประมาณ 1400 ถึง 1500

องค์าเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.1.1 วัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตแบ่งได้ 2 ประเภทคือ ประเภทที่หนึ่งให้ธาตุซิลิเกตได้แก่ หินปูน ดินสอพอง ดินปูนขาว ประเภทที่สองให้ธาตุซิลิกาและอลูมิน่าได้แก่ หินเชล ดินเหนียว หินชนวน

2.1.1.2 สารประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เมื่อเผาส่วนผสมของปูนซีเมนต์แล้วสารออกไซด์ของธาตุซิลิเกต ซิลิกา อลูมิน่าและเหล็ก จะทำปฏิกิริยาเคมีรวมตัวกันได้สารประกอบที่สำคัญ 4 อย่าง ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สารประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ชื่อสารประกอบ	ส่วนประกอบทางเคมี	ชื่อย่อ
ไตรซิลิเกตซีเมนต์	$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_3S
ไดซิลิเกตซีเมนต์	$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_2S
ไตรซิลิเกตซีเมนต์อลูมิน่า	$3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	C_3A
เตตราซิลิเกตซีเมนต์อินเฟอร์ไรท์	$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	C_4AF

2.1.1.3 อธิบายของสารประกอบต่อคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

นอกจากจำนวนของสารประกอบจะมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของปูนซีเมนต์แล้ว ชนิดของสารประกอบก็เป็นตัวสำคัญที่กำหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ดังนี้

ไตรซิลิเกตซีเมนต์ *Liricaicium Silicate, (C₃S)* จะทำให้ปูนซีเมนต์รับกำลังได้เร็ว ให้กำลังสูงและเกิดความร้อนมาก การเพิ่มปริมาณจะทำให้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีสภาพพลาสติกมากขึ้น และช่วยหน่วงเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้ช้าลง



ไดคัลเซียมซิลิเกต [Dicalcium Silicate, (C_2S)] จะทำให้ปูนซีเมนต์รับแรงได้ช้าให้กำลังสูงและเกิดความร้อนน้อย การเพิ่มยิบซั่มจะให้ผลหน่วงการก่อตัวของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์บ้างเล็กน้อย

ไตรคัลเซียมอลูมิเนต [Tricalcium aluminate, (C_3A)] จะก่อตัวทันทีที่ผสมกับน้ำให้ความร้อนสูงจะให้กำลังรับแรงเล็กน้อยในวันแรก และจะไม่ให้กำลังเพิ่มขึ้นตามเวลา แต่จะมีประโยชน์ คือ ช่วยเร่งปฏิกิริยาของไตรคัลเซียมซิลิเกต

เตตราคัลเซียมอลูมิโนเฟอร์ไรท์ [Tetracalcium aluminoferrite, (C_4AF)] จะก่อตัวอย่างรวดเร็วแต่ช้ากว่า และให้ความร้อนน้อยกว่าไตรคัลเซียมอลูมิเนตเล็กน้อยส่วนการให้กำลังรับแรงยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอน

ในปูนซีเมนต์จะมีสารประกอบของไตรคัลเซียมซิลิเกต (C_3S) และ ไดคัลเซียมซิลิเกต (C_2S) รวมประมาณ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และเป็นตัวควบคุมความแข็งแรงของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์

2.1.1.4 ส่วนประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ส่วนประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือซิลิเกต (CaO) ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ และซิลิกา (SiO_2) ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของไตรคัลเซียมซิลิเกตและไดคัลเซียมซิลิเกตซึ่งจะให้กำลังรับแรงได้สูงของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ (อุดม, 2533)

2.1.2 ซีเมนต์ลอย ซีเมนต์ลอย คือ ซีเมนต์ส่วนละเอียดที่สุดจากการเผาไหม้ถ่านหิน มีขนาดเล็กมาก อาจละเอียดกว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ทั่ว ๆ ไป รูปร่างมักมีลักษณะเป็นเม็ดค่อนข้างกลม เนื่องจากส่วนประกอบและวิธีการเกิดคล้ายคลึงกับการเกิดของซีเมนต์ภูเขาไฟซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัสดุพอซโซลาน (Pozzolan) ซีเมนต์ลอยจึงมีคุณลักษณะในทำนองเดียวกัน

2.1.2.1 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่ทำให้เกิดซีเมนต์ลอส คือ ถ่านหิน เมื่อถ่านหินถูกใช้ เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้แล้วจะได้ซีเมนต์ ถ่านหินที่ใช้มีอยู่ 4 ประเภท คือ

1. แอนทราไซต์ (Antracite)
2. บิทูมินัส (Bituminous)
3. ซับบิทูมินัส (Sub - Bituminous)
4. ลิกไนต์ (Lignite)

ถ่านหินถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงมาช้านาน ถ่านหินในประเทศแถบยุโรป ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา ส่วนมากเป็นถ่านหินคุณภาพสูง คือ ให้พลังงานความร้อนมาก มีอายุการเกิดยาวนานได้แก่ พวก แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส แต่ในประเทศไทยใช้ถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำเป็นเชื้อเพลิง อาจทำให้คุณสมบัติของซีเมนต์ลอสในประเทศไทยแตกต่างกับซีเมนต์ลอสจากถ่านหินคุณภาพสูงในต่างประเทศ จึงเป็นจุดที่น่าทำการศึกษา

2.1.2.2 ส่วนประกอบทางเคมีของซีเมนต์ลอส ส่วนประกอบทางเคมีของซีเมนต์ลอสที่ได้จากการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ในประเทศไทย จะมีผลรวมของ SiO_2 , Al_2O_3 , และ Fe_2O_3 เป็นส่วนใหญ่

2.1.2.3 อธิทธิพลของซีเมนต์ลอสต่อการพัฒนากำลังของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ลอสเป็นปอซโซลาน (Pozzolan) อย่างหนึ่งส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญในซีเมนต์ลอส คือ ซิลิกา (SiO_2) อลูมินา (Al_2O_3) เหล็ก (Fe_2O_3) จะสามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ [Calcium Silicate Hydrate, (C-S-H)] ซึ่งเป็นสารเชื่อมประสานให้กำลังรับแรงของคอนกรีตเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ปกติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2.1.3 ซีเมนต์ ซีเมนต์ คือ ซีเมนต์ที่ได้จากการเผาไหม้ของแกลบ ซีเมนต์
แกลบที่ได้จากการเผาไหม้ในลักษณะต่างกัน จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปบ้าง เช่น ถ้าเผาเป็น
เชื้อเพลิงในโรงสีข้าวเป็นการเผาที่ใช้เวลาน้อยอุณหภูมิไม่สูงมากจะได้ซีเมนต์ที่มีค่าเป็นส่วนใหญ่
เพราะมีส่วนประกอบของคาร์บอนสูง มีขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติในการพัฒนากำลังเมื่อผสมในปูน
ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ต่ำ แต่ถ้ายกการเผาไหม้ใช้ในการควบคุมหรือใช้อุณหภูมิสูงและเวลาในการเผา
ไหม้นานพอ เราจะได้ซีเมนต์แกลบที่มีลักษณะดี มีสีขาว ปริมาณคาร์บอนต่ำ และคุณสมบัติใน
การพัฒนากำลังเมื่อผสมในปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์สูง

2.1.3.1 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์คือแกลบที่ได้จากการสีข้าวเปลือกตามปกติ

2.1.3.2 ส่วนประกอบทางเคมีของซีเมนต์แกลบมีซิลิกา (SiO_2) สูงมาก คือ
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ คัลเซียม (CaO) ต่ำมากไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์และที่สำคัญมากคือเกือบ
จะไม่อนุมลซัลเฟต (SO_3) เลย

2.1.3.3 อธิบายของซีเมนต์แกลบต่อการพัฒนากำลังของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์
ซีเมนต์แกลบมีลักษณะการเกิด และส่วนประกอบทางเคมีคล้ายซีเมนต์ลอย และเป็นสารปอซโซลาน
(Pozzolanas) อย่างหนึ่งโดยซิลิกา (SiO_2) ในซีเมนต์แกลบ สามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับ
คัลเซียมไฮดรอกไซด์ [Ca(OH)_2] ในน้ำปูน

2.2 ส่วนประกอบทางเคมี

ส่วนประกอบทางเคมี	ส่วนประกอบทางเคมี (%)		
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ซีเมนต์ลอย	ซีเมนต์กลบ
SiO ₂	20.20	35.43	94.80
CaO	63.82	11.92	0.40
Al ₂ O ₃	5.42	28.27	1.27
Fe ₂ O ₃	2.92	14.57	0.20
MgO	1.50	2.13	0.20
K ₂ O	0.46	2.48	1.26
MnO ₂	-	0.11	0.14
TiO ₂	-	0.38	0.03
So ₃	2.55	2.35	0.08
ZnO	-	0.01	-
PbO	-	0.04	-
ZrO ₂	-	-	0.01
SrO	-	0.09	-
Na ₂ O	0.26	-	0.20
CuO	-	0.05	-

(อุดม, 2533)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เปรียบเทียบส่วนประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ซีเมนต์ลอย, และซีเมนต์
แกลบพบว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีแคลเซียม (CaO) เป็นส่วนใหญ่ คือ มีแคลเซียมถึง 63.82%
มากกว่าในซีเมนต์ลอยและซีเมนต์แกลบ แต่มีผลรวมของซิลิกา, อลูมินา และเหล็ก
($\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$) เท่ากับ 28.54% เท่านั้น ซึ่งสารประกอบส่วนนี้จะทำปฏิกิริยาเคมี
โดยรวมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ [$\text{Ca}(\text{OH})_2$] เกิดเป็นสารเชื่อมประสาน ส่วนซีเมนต์ลอยและ
ซีเมนต์แกลบกลับมีซิลิกา (SiO_2) เป็นส่วนใหญ่คือมี 35.43 และ 94.80 % ตามลำดับ และมีผล
รวมของซิลิกา, อลูมินาและเหล็ก ($\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$) เท่ากับ 78.27 และ 96.27%
ตามลำดับ ซึ่งเป็นส่วนที่จะไปทำปฏิกิริยาทางเคมีกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือคือ สารที่จะก่อให้เกิด
เกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน (อดม, 2533)

2.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน (Portland-Pozzolan Cement)



ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปอซโซลาน (Portland-Pozzolan Cement) เป็นซีเมนต์ที่ได้
จากการผสมของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับหินซิลิเกตที่มีคุณลักษณะปอซโซลาน (Pozzolanic
Activity) หินหรือวัสดุที่มีคุณลักษณะปอซโซลาน คือ วัสดุที่เมื่อน้ำจะมีคุณสมบัติที่รวมตัวได้กับ
น้ำปูนขาว (Lime) ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่ว่าไปแล้วเชื่อว่าสาร
ประกอบที่ได้จากการรวมตัวของปอซโซลานกับน้ำปูนขาวนี้คือ โมโนแคลเซียมซิลิเกต สารประกอบ
นี้เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ไม่ละลายในน้ำ ทำให้ความแข็งแรงของคอนกรีตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
กาลเวลา วัสดุธรรมชาติที่มีคุณลักษณะปอซโซลานมากพอสมควรคือ หินpumice หิน
ซีเมนต์ภูเขาไฟ (Trasses หรือ Tuffs) ดินเบา (Diatomaceous earth) หินเชล
(Shales) ปกติแล้วสามารถผสมวัสดุธรรมชาติเหล่านี้เข้าไปบดพร้อมกับปูนเม็ด (Clinker)
ของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรืออาจจะบดแล้วใช้ผสมแทนบางส่วนของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยผสม
เข้าไปในขณะผสมคอนกรีตหรืออาจจะมีการผสมทำซีเมนต์ผสมก่อนก็ได้ ปริมาณวัสดุปอซโซลาน
ที่ใช้แทนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 25 (ประจิต, 2525)

ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานซึ่งมีส่วนผสมของปอซโซลานธรรมชาติในอัตราที่เหมาะสม จะมีคุณสมบัติดีกว่าซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา เช่น คอนกรีตที่ใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานจะมีสภาพใช้งาน (Workability) ดีกว่า มีความต้านทานต่อการเกิดแยกกลุ่ม (Segregation) ได้ดีกว่าเมื่อใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ถึงแม้ว่าซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานจะให้กำลังความแข็งแรงเมื่อแรกเริ่มต่ำกว่าระยะยาวแล้วก็จะสูงและอาจจะสูงกว่าด้วย นอกจากนี้แล้ว คอนกรีตจากซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานยังมีคุณสมบัติด้านการซึมผ่านของน้ำ (Permeability) ต่ำและมีคุณสมบัติด้านการกัดกร่อนจากน้ำได้ดี (ประจิต, 2525)

2.4 ปฏิกิริยาไฮเดรชันและปฏิกิริยาปอซโซลาน (Hydration and Pozzolanic Reaction)

2.4.1 ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) ปฏิกิริยาไฮเดรชันเป็นปฏิกิริยาหลักของการเปลี่ยนสารประกอบในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ให้เป็นสารเชื่อมประสานเพื่อพัฒนากำลังรับแรงของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สารประกอบที่สำคัญต่อการพัฒนากำลังซึ่งเราสนใจศึกษา คือ ไตรซิลิเคตซีมซิลิเกต (C_3S) และไดซิลิเคตซีมซิลิเกต (C_2S) เมื่อทำปฏิกิริยาไฮเดรชันกับน้ำแล้ว จะเกิดสารประกอบซิลิเคตไฮเดรต [Calcium Silicate Hydrate, (CSH)] และซิลิเคตไฮดรอกไซด์ [Calcium Hydroxide, $Ca(OH)_2$] อีกประมาณ 20 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนของปฏิกิริยาไฮเดรชันคือ เมื่อผงซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมกับน้ำแล้ว จะเกิดเป็นไฮเดรตคอมปาว (Hydrate Compound) ไตรซิลิเคตซีมซิลิเกต (C_3S) และ ไดซิลิเคตซีมซิลิเกต (C_2S) จะแตกตัวออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งเป็นสมการเคมีได้ดังนี้





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปฏิกิริยานี้จะดำเนินเรื่อยไป โดยแคลเซียม (CaO) จะแยกตัวออกมาจาก คัลเซียมซิลิเกต (CaO SiO₂) ไปเป็นคัลเซียมไฮดรอกไซด์ [Ca(OH)₂] จนสารละลายนั้นอิ่มตัวด้วยคัลเซียมไฮดรอกไซด์ [Ca(OH)₂] หรือสารประกอบคัลเซียมซิลิเกต (CaO SiO₂) ทำปฏิกิริยาไปจนหมดจากสารละลาย

สารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทั้ง 2 ส่วน คือ

1. คัลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (Calcium Silicate Hydrate, CSH) มีสูตรเคมีเป็น 3CaO SiO₂ 3H₂O ซึ่งเป็นสารเชื่อมประสาน
2. คัลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide) มีสูตรเคมีเป็น [Ca(OH)₂] คัลเซียมไฮดรอกไซด์อิสระนี้สามารถทำปฏิกิริยาต่อไปได้อีกถ้ามีธาตุที่เหมาะสมมาร่วมทำปฏิกิริยา

2.4.2 ปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolanic Reaction) ที่เกิดลอยและที่เกาะก่อกบเป็นสารปอซโซลาน ซึ่งความหมายของสารปอซโซลานนั้นหมายถึงวัสดุซึ่งตัวของมันเองไม่มีคุณสมบัติเชื่อมประสาน แต่สามารถทำปฏิกิริยากับคัลเซียมไฮดรอกไซด์อิสระแล้วก่อตัวเป็นสารเชื่อมประสาน ดังนั้นเมื่อใส่วัสดุปอซโซลานในส่วนผสมซิลิกา (SiO₂) และอลูมินา (Al₂O₃) จากวัสดุปอซโซลานจะทำปฏิกิริยาปอซโซลานกับคัลเซียมไฮดรอกไซด์อิสระ [Ca(OH)₂] ซึ่งเป็นสารประกอบที่เหลือจากปฏิกิริยาไฮเดรชันในช่วงแรก โดยอาจเขียนเป็นสมการเคมีได้ดังนี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารประกอบซิลิเกตไฮดรต $3\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ และสารประกอบซิลิเกตอะลูมิเนียมไฮดรต $3\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ เป็นสารประกอบที่ให้กำลังเพิ่มขึ้นจากปฏิกิริยาปอซโซลาน ซึ่งจากการศึกษาจะพบว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานจะเกิดขึ้นเร็วกว่าปฏิกิริยาไฮดรชันของปูนซีเมนต์ และการผสมซีเมนต์และซีเมนต์ที่ในปูนซีเมนต์บางส่วน เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นจะเป็นการลดความร้อนจากปฏิกิริยาไฮดรชันลงด้วย (อุดม, 2533)

2.5 ข้อสรุปของการวิจัยในอดีต

ประจิต จีรืปปภา (พ.ศ. 2525) พบว่า เมื่อปริมาณซีเมนต์คงที่ การเติมซีเมนต์เข้าไปจะทำให้กำลังของคอนกรีตสูงขึ้นตามปริมาณซีเมนต์ที่เติมเข้าไป และซีเมนต์ที่เติมเข้าไปในคอนกรีต สามารถใช้แทนซีเมนต์ได้ 25 และ 29% ในคอนกรีตอายุ 28 วัน และ 2 1/2 เดือน ตามลำดับ โดยที่ยังได้กำลังคอนกรีตเท่าเดิม

ปริญญา จินดาประเสริฐและอินทรชัย หอวิจิตร (พ.ศ. 2528) พบว่า กำลังรับแรงอัดระยะเริ่มแรกของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์มีค่าลดลงตามปริมาณซีเมนต์ที่เติม เพราะปฏิกิริยาปอซโซลานยังไม่เกิดขึ้น เมื่อเวลานานขึ้นกำลังรับแรงอัดจะดีขึ้นเพราะปฏิกิริยาปอซโซลานโดยที่ซีเมนต์ที่เติมใช้แทนซีเมนต์สามารถแทนได้ถึง 40% โดยที่กำลังการรับแรงอัดยังอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ยังมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริกได้ดีกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดาอีกด้วย

กรกฎ วิจิตรพงศ์ (พ.ศ. 2531) พบว่า การเติมซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตจะสามารถช่วยปรับปรุงความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตสด ในรูปของการยุบตัว การไหล และการทำให้แน่น โดยจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณซีเมนต์ที่เติมลงในส่วนผสม กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมซีเมนต์จะลดลงตามปริมาณซีเมนต์ที่เติมในส่วนผสม โดยจะมีความ

สัมพันธ์ในเชิงเส้นตรง กล่าวคือ จะลดค่าประมาณ 10% ทุก ๆ 10% ของปริมาณซีเมนต์ที่เติม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุดม หงษ์ประธานพร (พ.ศ.2533) พบว่า การพัฒนากำลังรับแรงและการพัฒนาสารเชื่อมประสานของส่วนผสมที่มีอัตราส่วนซีเมนต์ที่เหมาะสม จะให้ลักษณะการพัฒนากำลังรับแรงและสารเชื่อมประสานที่อายุช่วงแรกน้อยกว่าปูนซีเมนต์ล้วน แต่ในช่วงอายุหลัง กำลังรับแรงและสารเชื่อมประสานจะมากกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดา โดยที่ปริมาณซีเมนต์และซีเมนต์ที่ผสมในส่วนผสมคือ ประมาณ 20% โดยน้ำหนักซีเมนต์ (ส่วนผสมที่มีซีเมนต์ให้ผลดีกว่าซีเมนต์กลบเล็กน้อยคือที่อายุ 90 วันกำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์กลบเท่ากับ 453 KSC. กำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์กลบเท่ากับ 415 KSC.)

ชนิด วิชาเนตรวัฒน์และพิเชษฐ์ เลหาพจนาน (พ.ศ.2533) พบว่า ส่วนผสมคอนกรีตที่มีซีเมนต์กลบจะมีค่าการยุบตัวสูง คือ ยังมีซีเมนต์กลบมากค่าการยุบตัวยิ่งสูง ซึ่งสามารถทำให้การทำงานคอนกรีตง่ายขึ้น ส่วนกำลังการรับแรงอัด, แรงดึง, และแรงยึดเหนี่ยวนั้น พบว่าในช่วงแรกของคอนกรีตผสมซีเมนต์กลบจะมีกำลังน้อยกว่าคอนกรีตล้วน แต่หลังจาก 14 วันไปแล้วคอนกรีตผสมซีเมนต์กลบมีแนวโน้มการเพิ่มของกำลังรับแรงสูงมาก (กราฟการรับกำลังชันมาก) และซีเมนต์กลบที่ผสมในคอนกรีตปริมาณที่เหมาะสมคือ 10 - 30 %

ชงชัย คลศรีชัยและชนินทร์ รุ่งเรืองพัฒนา (พ.ศ.2533) พบว่า ซีเมนต์มอร์ต้าที่มีส่วนผสมซีเมนต์กลบจะมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความสามารถในการต้านทานซัลเฟตได้สูงมาก (ยิ่งผสมซีเมนต์กลบมากความต้านทานซัลเฟตยิ่งมากตาม) อีกทั้งซีเมนต์กลบมีความพรุนในตัวเองสูงเหมาะกับการทำเป็นวัสดุที่ประกอบการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา และมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการเก็บเสียงได้ดี ปริมาณซีเมนต์กลบที่เหมาะสมสามารถผสมได้ในอัตราส่วนซีเมนต์ 70 % ต่อซีเมนต์กลบ 30% โดยที่กำลังการรับแรงอัดลดลงประมาณ 20 - 40% นอกจากกำลังการรับแรงอัด ยังสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้อีกถ้าสามารถบดซีเมนต์กลบมีความละเอียดมากขึ้นและซีเมนต์กลบถูกเผาในอุณหภูมิที่เหมาะสม

การเตรียมวัสดุวิจัย และการหาปริมาณส่วนผสมคอนกรีต

3.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย

3.1.1 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ซึ่งผลิตขึ้นโดยมีคุณสมบัติตามกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ มอก. 15-2514/2517 ประเภท 1 และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C 150-71 Type 1 ซึ่งในการวิจัยนี้ ใช้ปูนตราเพชรของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

3.1.2 ซีเมนต์แกลบ แกลบที่นำมาใช้เป็นแกลบข้าวเจ้าจากโรงสีไฟศรีกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซีเมนต์แกลบที่ใช้จะต้องผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสโดยการวิจัยนี้ทำการเผาที่เตาเผาของภาควิชา ศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การเผาแกลบที่อุณหภูมิสูงจะทำให้ซิลิกาในซีเมนต์แกลบอยู่ในรูปอสัณฐาน (Amorphous) ซึ่งมีความไวต่อการทำปฏิกิริยา ถ้าเผาที่อุณหภูมิต่ำจะทำให้มีสารอินทรีย์เหลืออยู่ แต่ถ้าเผาที่อุณหภูมิสูงไปซิลิกาที่ได้จะอยู่ในรูปผลึก (Crystal) ซึ่งเฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยา (ปริญญา, 2528) ซีเมนต์แกลบที่ผ่านการเผาแล้วจะต้องนำมาบดให้ละเอียดก่อนจึงจะใช้งานได้ โดยการบดละเอียดนั้นจะใช้เครื่อง Los Angeles Abrasion Machine ซึ่งเป็นกล่องทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 cm. และยาว 50 cm. ตั้งตามยาวบนเพลานวนอน เครื่องจะหมุนด้วยอัตรา 40 รอบต่อนาที วัสดุสำหรับขัดสี คือลูกกลมเหล็กหล่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 mm. การบดนั้นจะบดรวม 10,000 รอบ สำหรับซีเมนต์แกลบ 10 kg. หลังจากบดแล้วจะต้องนำร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 100 จึงจะสามารถนำมาใช้งานได้

3.1.3 ซีเมนต์ลอย ซีเมนต์ลอยที่ใช้ ได้จากการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ที่โรงผลิตไฟฟ้าอำเภอ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ลักษณะของซีเมนต์ลอยเป็นฝุ่นผงละเอียด สีน้ำตาลเข้ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.4 ทราบ ทราบที่ใช้เป็นทราบแม่น้ำที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป มีลักษณะเป็นทราบหยาบ เม็ดอนุภาคมีเหลี่ยมมุม มีขนาดต่าง ๆ กันตั้งแต่หลายมิลลิเมตรจนถึงฟุตทราบก่อนนำไปใช้จะผึ่งในร่มให้แห้งสนิทก่อน

3.1.5 หิน หินที่ใช้เป็นหินปูนขนาดเบอร์ 2 ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป

3.2 การหาปริมาณส่วนผสมคอนกรีต

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีการหาปริมาณส่วนผสมคอนกรีตโดยรวมก่อน ส่วนตัวอย่างการหาปริมาณส่วนผสมที่ใช้ในการทดสอบจริงนั้นจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

การคำนวณหาปริมาณส่วนผสมสำหรับงานคอนกรีตทั่วไปซึ่งหลักที่ อาจจะดำเนินเป็นขั้น ๆ ตามวิธีการซึ่งเสนอโดย สถาบันคอนกรีต ของอเมริกา (ACI 211.1-70) ดังต่อไปนี้ซึ่งให้ผลค่อนข้างแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงและถูกต้องทั้งนี้จะต้องทราบถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุที่ใช้ทำคอนกรีตเสียก่อน เช่น ค่าความถ่วงจำเพาะ, หน่วยน้ำหนัก, โมดูลัสความละเอียดและเปอร์เซ็นต์การดูดซึม เป็นต้น อีกทั้งวัสดุผสมต้องมีขนาดละเอียดอยู่ในพิสัยที่กำหนดด้วย

3.2.1 เลือกค่าความยวบตัวที่เหมาะสมกับประเภทของงาน

ค่าความยวบตัวต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสม และให้ได้ความชื้นเหลือพอทำงานได้สะดวก ในกรณีที่มีได้กำหนดค่าความยวบมาให้ ค่าความยวบตัวที่เหมาะสมกับประเภทของงาน เลือกใช้ได้จากตารางที่ 3.1

3.2.2 เลือกขนาดโศศของวัสดุผสม

ขนาดโศศของวัสดุผสม ไม่ควรเกินกว่า $1/5$ ของส่วนแคบที่สุดของแบบหรือเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า $1/3$ ของความหนาของแผ่นพื้น หรือ $2/4$ ของขนาดความห่างของเหล็กเสริมที่น้อยที่สุด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเม็ดดินแบะลงเนื้อหา และต้องยังต้องยังใช้ของใช้ที่นำเข้าไปใช้

ขนาดโตสุดของวัสดุผสมหยาบ (หิน) ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งานอาจ
เลือกได้จากตารางที่ 3.2

3.2.3 ปริมาณน้ำที่ผสม

ตารางที่ 3.3 ให้ปริมาณน้ำที่ต้องการในหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต
เพื่อให้ได้ค่าการยุบตัวตามที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดโตสุด รูปร่างและส่วนขนาดคละของวัสดุ
ผสมในตารางดังกล่าว ยังให้ค่าปริมาณฟองอากาศที่จะเกิดขึ้นในส่วนผสมคอนกรีตที่ไม่มีสารทำ
ให้เกิดฟองอากาศ และปริมาณฟองอากาศที่ควรจะมีในส่วนผสมคอนกรีตเมื่อใส่สารทำให้เกิดฟอง
อากาศ

3.2.4 อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ (W/C Ratio) (%)

อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะที่คอนกรีตนั้นถูกนำ
ออกไปใช้งานและกับกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ต้องการ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของคอนกรีตสำหรับวัสดุผสมที่จะใช้ผสมทำ
คอนกรีต ก็ให้เลือกใช้ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์จากตารางที่ 3.4 และ 3.5 ตารางที่ 3.4
ให้ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนักที่มากที่สุดสำหรับประเภทงาน และสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
ส่วนตารางที่ 3.5 ให้ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนักที่มากที่สุดสำหรับค่าเฉลี่ยของกำลังอัด
ประลัยคอนกรีตที่ต้องการ และให้เลือกใช้ค่าอัตราส่วนดังกล่าวที่ต่ำที่สุดซึ่งหาได้จาก 2 ตาราง
นี้

3.2.5 ค่ามวลปริมาณซีเมนต์ที่ต้องใช้

เมื่อทราบปริมาณน้ำที่ใช้ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต และอัตราส่วน
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ระหว่างน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนักแล้ว ปริมาณซีเมนต์ที่ต้องใช้ในคอนกรีตต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรย่อม
ไม่วางกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งหากมีการนำไปใช้

หาได้ซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำจากข้อ 3.2.3 หากด้วยอัตราส่วนในข้อ 3.2.4 อย่างไรก็ตาม ถ้า กำหนดปริมาณซีเมนต์ในหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีตมาให้ก็ให้เลือกใช้ค่าที่มากที่สุดจากที่คำนวณ ได้หรือที่กำหนดให้

3.2.6 ค่ามวลปริมาณวัสดุผสมหยาบ (หิน)

ตารางที่ 3.6 แสดงปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่นในส่วน ผสมต่อคอนกรีตหนึ่งหน่วยปริมาตร ซึ่งแตกต่างตามค่าโมดูลัสความละเอียดของทรายที่ใช้และ ขนาดโตที่สุดของหินที่ใช้ ปริมาณของวัสดุผสมหยาบคิดเป็นน้ำหนักมีค่าเท่ากับปริมาตรของวัสดุ ผสมหยาบคูณด้วยหน่วยน้ำหนักของวัสดุผสมหยาบนั้น

3.2.7 ปริมาณวัสดุผสมละเอียด (ทราย)

เมื่อได้ค่าต่าง ๆ ของส่วนผสมจนถึง 3.2.6 แล้ว ปริมาณของวัสดุผสม ละเอียดจะหาได้ดังนี้

ปริมาตรเนื้อแท้ของวัสดุผสมละเอียด = ปริมาตรคอนกรีต - ปริมาตรเนื้อแท้ ของส่วนผสมต่าง ๆ (ยกเว้นทราย)

โดยที่ปริมาตรเนื้อแท้ (ซึ่งเป็นปริมาตรที่ไม่มีช่องว่างในเนื้อ) ของวัสดุคำนวณ ได้จากความถ่วงจำเพาะและน้ำหนักของวัสดุ กล่าวคือ

$$\text{ปริมาตรเนื้อแท้} = \frac{\text{น้ำหนักของวัสดุ}}{\text{ความถ่วงจำเพาะ} * \text{หน่วยน้ำหนักน้ำ}}$$

3.2.8 ปรับส่วนผสมเนื่องจากความชื้นของวัสดุผสม

ตามปกติ วัสดุผสมที่ใช้ในงานจริงจะมีความชื้นสูงกว่าในสถานะอิ่มตัวและผิวแห้ง เอกสารนี้ใช้เอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในการศึกษามานาน ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกจากนั้นจึงต้องแก้ไขส่วนผสมให้เข้ากับสภาพจริง โดยเพิ่มน้ำหนักของวัสดุผสมขึ้นเท่ากับน้ำหนักน้ำ ที่ไม่วรากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตีคมาและลดน้ำในส่วนผสมออกในจำนวนเท่ากัน ในกรณีที่วัสดุผสมแห้งกว่าสภาวะอิ่มตัวและผิวแห้งจะต้องแก้ส่วนผสมเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้าม

หมายเหตุ

ขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีการหาปริมาณส่วนผสมคอนกรีตนี้เป็นขั้นตอน ในการหาปริมาณส่วนผสมสำหรับคอนกรีตล้วนตามมาตรฐานของสถาบันคอนกรีตของสหรัฐอเมริกา (ACI) แต่ในกรณีที่ส่วนผสมคอนกรีตมีสารปอซโซลานผสมอยู่ด้วย จำเป็นต้องประยุกต์บางขั้นตอนสำหรับหาปริมาณส่วนผสมดังนี้

3.2.4 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผสม

อัตราส่วนที่เหมาะสมนั้นจะหาได้จากการทดสอบหาความชื้นเหลวของซีเมนต์มอร์ต้า หาปริมาณน้ำที่เหมาะสม ที่ทำให้ซีเมนต์มอร์ต้ามีอัตราการไหลผ่าน 100 - 115 mm.

ตารางที่ 3.1 ค่าความยวบตัวของคอนกรีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ

ประเภทของงาน	ค่าความยวบตัว (ซม.)	
	ค่าสูงสุด*	ค่าต่ำสุด
งานฐานราก กำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก	2.0	2.0
งานฐานรากคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก งานก่อสร้างใต้น้ำ	8.0	2.0
งานพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.0	2.0
งานคอนกรีตขนาดใหญ่	5.0	2.0

* อาจเพิ่มได้อีก 2 ซม. สำหรับการทำคอนกรีตให้แน่นตัวโดยวิธีการอื่น ที่นอกเหนือไปจากการใช้เครื่องสั่น (Vibrator)

ตารางที่ 3.2 ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ

ขนาดความหนา ของ โครงสร้าง (ซม.)	ขนาดโตสุดของวัสดุผสม							
	คาน ผนังและเสา คสล.		ผนังคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก		พื้นถนน คสล. รับน้ำหนักมาก		พื้นคอนกรีต รับน้ำหนักน้อย	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
5.0-15.0	1/2-3/4	12.5-20	3/4	20	3/4-1	20-25	3/4-1 1/2	20-40
15.0-30.0	3/4-1 1/2	20-40	1 1/2	40	1 1/2	40	1 1/2 - 3	40-75
30.0-75.0	1 1/2-3	40-75	3	75	1 1/2-3	40-75	3	75
มากกว่า 75.0	1 1/2-3	40-75	6	150	1 1/2-3	40-75	3 - 6	75-150

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.3 ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าความขรุขระและวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ

ค่าความขรุขระ (ซม.)	ปริมาณน้ำเป็นลิตรต่อคอนกรีต 1 ม. ³ สำหรับวัสดุขนาดต่าง ๆ							
	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	6"
	(10มม.)	(12.5มม.)	(20มม.)	(25มม.)	(40มม.)	(50มม.)	(75มม.)	(150มม.)

คอนกรีตที่ไม่สามารถกระจายกักฟองอากาศ

3 - 5	205	200	185	180	160	155	145	125
8 - 10	225	215	200	195	175	170	160	140
15 - 18	240	230	210	205	185	180	170	-
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	8	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2

คอนกรีตที่ไม่สามารถกระจายกักฟองอากาศ

3 - 5	180	175	165	160	145	140	135	120
8 - 10	200	190	180	175	160	155	150	135
15 - 18	215	205	190	185	170	165	160	-
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	8	7	6	5	4.5	4	3.5	3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งหากมีการนำไปใช้

หมายเหตุ ปริมาณน้ำที่แสดงนี้เป็นปริมาณสูงสุดสำหรับหินที่มีรูปร่างดี ช่วยให้ทำงานง่ายและลดต้นทุนต่อตามข้อกำหนด ถ้าจำเป็นต้องเพิ่มน้ำในส่วนผสม จะต้องเพิ่มปูนซีเมนต์เพื่อให้อัตราส่วนระหว่างน้ำกับซีเมนต์คงที่

นอกจากผลการทดลองแสดงว่าคอนกรีตมีกำลังสูงเกินต้องการ

ถ้าส่วนผสมต้องการน้ำน้อยกว่ากำหนด ยังไม่ควรลดปริมาณปูนซีเมนต์นอกจากผลการทดลองแสดงว่าคอนกรีตให้กำลังสูงกว่าต้องการ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.4 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน้ำหนักที่ขอมให้ใช้ได้สำหรับคอนกรีต
ในสภาวะเปิดเพอร์นแรง

ชนิดของโครงสร้าง	โครงสร้างที่เปื่อยตลอดเวลาหรือมีการ แยกแฉ่งและการละลายของน้ำสลักกัน บ่อย ๆ (เฉพาะคอนกรีตกระจายกักฟอง อากาศเท่านั้น)	โครงสร้างในน้ำเค็ม หรือถูกกับซัลเฟต
โครงสร้างบาง ๆ ที่มีเหล็กหุ้ม บางกว่า 3 ซม.	0.45	0.40*
โครงสร้างอื่น ๆ ทั้งหมด	0.50	0.45*

* ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับซัลเฟต (ประเภทสองหรือประเภทห้า) อาจเพิ่มค่า
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์นี้ได้อีก 0.05

ตารางที่ 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

กำลังอัดประลัยของคอนกรีต ที่ 28 วัน (กก./ซม. ²)	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนัก	
	คอนกรีตไม่กระจายกักฟองอากาศ	คอนกรีตกระจายกักฟองอากาศ
450	0.38	-
400	0.43	-
350	0.48	0.40
300	0.55	0.46
250	0.62	0.53
200	0.70	0.61
150	0.80	0.71

หมายเหตุ ค่าที่ได้จากตารางนี้ ทำการทดลองจากแท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดมาตรฐาน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15*30 ซม. ถ้าแท่งตัวอย่างเป็นแบบลูกบาศก์ ค่ากำลังอัดประลัยจะสูงกว่า
ค่าในตารางประมาณ 20 %

ตารางที่ 3.6 ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต

ขนาดโตสุดของหิน	ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่นต่อปริมาตร			
	2.40	2.60	2.80	3.00
3/8" (10 มม.)	0.50	0.48	0.46	0.44
1/2" (12.5 มม.)	0.59	0.57	0.55	0.53
3/4" (20 มม.)	0.66	0.64	0.62	0.60
1" (25 มม.)	0.71	0.69	0.67	0.65
1 1/2" (40 มม.)	0.76	0.74	0.72	0.70
2" (50 มม.)	0.78	0.76	0.74	0.72
3" (75 มม.)	0.81	0.79	0.77	0.75
6" (150 มม.)	0.87	0.85	0.83	0.81

หมายเหตุ ค่าที่กำหนดให้ เป็นค่าสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่ว ๆ ไป สำหรับงานคอนกรีตที่ทำได้ง่ายกว่า เช่น ถนน พื้น เป็นต้น อาจเพิ่มค่าเหล่านี้ขึ้นได้อีก 10 เปอร์เซ็นต์

3.3 ตัวอย่างการหาปริมาณส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design)

ปูนซีเมนต์

- ความกว้างจำเพาะของปูนซีเมนต์ 3.125

หิน

- วัสดุผสมหยาบขนาดโตสุด 40 มิลลิเมตร
 - ความกว้างจำเพาะ 2.658
 - ค่าความชื้น 1.10 %
 - หน่วยน้ำหนักแห้ง (ความหนาแน่น) 1569.015 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 - การดูดซึมน้ำ 0.3838 %
- ทราย
- ความกว้างจำเพาะ 2.455
 - ค่าความชื้น 1.21 %
 - ค่าโมดูลัสความละเอียด 2.60
 - การดูดซึมน้ำ 2.167 %

กรณีอัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ซีเมนต์แกลบ : ซีเมนต์ลอย = 90 : 50 : 5

3.3.1 เลือกใช้ค่าความหยาบตัว 8 -10 เซนติเมตร

3.3.2 คอนกรีตไม่มีสารกระจายกักฟองอากาศและจากตาราง 3.3 เมื่อขนาดโตสุดของวัสดุผสมหยาบเป็น 25 มิลลิเมตร ค่าความหยาบตัว 8 - 10 เซนติเมตร จะได้ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ 195 ลิตร/ลูกบาศก์เมตรของคอนกรีต

3.3.3 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผสมจากการทดสอบอัตราการไหลแห้ง ได้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผสมเท่ากับ 0.64

$$\begin{aligned}
 3.3.4 \text{ ปริมาณซีเมนต์ที่ต้องการ} &= \frac{195}{0.64} \\
 &= 304.7 \text{ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตรคอนกรีต}
 \end{aligned}$$

3.3.5 หาปริมาณของวัสดุผสมหยาบจากตาราง 3.6 เมื่อค่าโมดูลัสละเอียดของวัสดุผสมเท่ากับ 2.60 และขนาดโตสุดของวัสดุผสมหยาบเป็น 25 มิลลิเมตร จะได้ปริมาณของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่น

$$\begin{aligned}
 &= 0.69 \text{ m}^3/\text{m}^3 \text{ ของคอนกรีต (โมดูลัสของหิน)} \\
 \text{น้ำหนักแห้งของหิน} &= 1569.015 \text{ kg/m}^3 \\
 \text{ดังนั้น น้ำหนักของวัสดุผสมหยาบที่ใช้} &= 0.69 * 1569.015 \\
 &= 1082.6 \text{ kg/m}^3 \text{ คอนกรีต}
 \end{aligned}$$

3.3.6 หาปริมาณของวัสดุผสมละเอียด (ทราย)

ปริมาตรเนื้อแท้ของส่วนผสม :

$$\begin{aligned}
 \text{ปริมาตรของน้ำ} &= \frac{195}{1000} = 0.195 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ปริมาตรของซีเมนต์} &= \frac{304.7}{3.125 * 100} = 0.098 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบ} &= \frac{1082.6}{2.658 * 100} = 0.41 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ปริมาตรของฟองอากาศ} &= 0.01 * 1 = 0.010 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น ปริมาตรของส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นทราย} &= 0.713 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ปริมาตรของทรายที่ต้องใช้} &= 1 - 0.713 \\
 &= 0.287 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{น้ำหนักของทราย} &= 0.287 * 2.455 * 1000 \\
 &= 702 \text{ kg/m}^3
 \end{aligned}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.7 ปรับส่วนผสมเนื่องจากการดูดซึมน้ำ

ทรายดูดซึมน้ำ	= 2.167 %	
หินดูดซึมน้ำ	= 0.3838 %	
ปริมาณน้ำที่ห่อหุ้มทราย	= 702(0.02167)	= 15.2 kg.
ปริมาณน้ำที่ห่อหุ้มหิน	= 1082.6(0.003838)	= 4.15 kg.
เพราะฉะนั้น ใช้ปูนซีเมนต์	= 304.7	kg/m ³
น้ำ	= 195-15.2-4.15	= 175.6 kg/m ³
หิน	= 1082.6(1.021)	= 1095.7 kg/m ³
ทราย	= 702(1.011)	= 709.7 kg/m ³
ส่วนผสม (90:15:5) มี 3*5*5 = 45 ตัวอย่างทดสอบ		
(ทดสอบ 3 กำลัง		
5 ระยะเวลาบ่ม		
3 ตัวอย่างต่อ 1 ชุด)		
1 แท่งตัวอย่างทดสอบ มีปริมาตร	= 0.005301	m ³
45 แท่งตัวอย่างทดสอบ มีปริมาตร	= 45*0.005301	
	= 0.24	m ³
การผสมเผื่อปริมาณคอนกรีต 10%	= 0.24 * 1.10	= 0.264 m ³
ดังนั้น ใช้ปูนซีเมนต์	= 0.264*304.7*0.9	= 72.397 kg.
ซีเมนต์		
ซีเมนต์	= 0.264*304.7*0.05	= 4.022 kg.
ซีเมนต์		
ซีเมนต์	= 0.264*304.7*0.05	= 4.022 kg.
ซีเมนต์		
หิน	= 0.264*1095.7	= 289.265 kg.
ทราย	= 0.264*709.7	= 187.361 kg.
น้ำ	= 0.264*175.6	= 46.358 kg.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริมาณวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบวิจัย

และ

วิธีการทดสอบวิจัย

4.1 ปริมาณวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบวิจัย

1. ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 1 ประมาณ 20 ถุง
 2. ซีเมนต์แกลบ เผาทอสมุม 650 องศาเซลเซียส และบดละเอียดประมาณ 130 kg.
 3. ซีเมนต์ลอย จากแม่เมาะประมาณ 130 kg.
 4. ทรายแม่น้ำ ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป
 5. หินปูนขนาดเบอร์ 2 ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป
 6. น้ำประปา
- (รายการวัสดุที่ 1-6 ใช้สำหรับการทดสอบ 720 ตัวอย่างแสดงปริมาณละเอียด

ท้ายหัวข้อ)

7. เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm. ยาวเส้นละ 1.00 m. จำนวน 240 เส้น
8. กำมะถันผงและหม้อต้มสำหรับหล่อหัวท้ายแท่งคอนกรีต
9. เครื่องร่อนและตะแกรงร่อนเบอร์ต่าง ๆ
10. เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
11. ภาดพลาสติกและภาดสังกะสี
12. เครื่อง Los Angeles Abrasion Machine
13. แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm. สูง 30 cm.
14. เครื่องเหล็ก, คีม และค้อน
15. เครื่องโม่ผสมคอนกรีต
16. ฝาปิดคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

17. เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. สำหรับกระทุ้งคอนกรีต
18. โต๊ะควบคุมการไหลพร้อมแบบกรวย (Flow Table)
19. เครื่องหล่อหวมก (Capped) หัวท้ายของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง
20. เครื่องทดสอบคอนกรีต (Universal Testing Machine)

4.1.1 สำหรับคอนกรีตอัตราส่วน OPC.:RHA.:FA = 100:0:0

W/C Ratio = 0.62

ใช้ปริมาณ	ปูนซีเมนต์	83.081	kg.
	น้ำ	46.395	kg.
	ทราย	186.033	kg.
	หิน	289.265	kg.
(OPC.	คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ประเภท 1		
RHA.	คือ ซีเมนต์แกลบ		
FA.	คือ ซีเมนต์ลอย)		

4.1.2 OPC. : RHA. : FA = 90 : 0 : 10

W/C Ratio = 0.64

ใช้ปริมาณ	ปูนซีเมนต์	72.397	kg.
	น้ำ	46.358	kg.
	ทราย	187.361	kg.
	หิน	289.265	kg.
	RHA	-	kg.
	FA	8.044	kg.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.3 OPC. : RHA. : FA = 90 : 5 : 5

W/C Ratio = 0.64

ใช้ปริมาณ	ปูนซีเมนต์	72.397	kg.
	น้ำ	46.358	kg.
	ทราย	187.361	kg.
	หิน	289.265	kg.
	RHA	4.022	kg.
	FA	4.022	kg.

4.1.4 OPC. : RHA. : FA = 90 : 10 : 0

W/C Ratio = 0.66

ใช้ปริมาณ	ปูนซีเมนต์	70.199	kg.
	น้ำ	46.332	kg.
	ทราย	189.248	kg.
	หิน	289.265	kg.
	RHA	7.800	kg.
	FA	-	kg.

4.1.5 OPC. : RHA. : FA = 80 : 0 : 20

W/C Ratio = 0.65

ใช้ปริมาณ	ปูนซีเมนต์	63.360	kg.
	น้ำ	46.343	kg.
	ทราย	188.595	kg.
	หิน	289.265	kg.
	RHA	-	kg.
	FA	15.840	kg.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.6 OPC. : RHA. : FA = 80 : 5 : 15

W/C Ratio = 0.66

ใช้ปริมาณ ปูนซีเมนต์	62.399	kg.
น้ำ	46.332	kg.
ทราย	189.248	kg.
หิน	289.265	kg.
RHA	3.900	kg.
FA	11.700	kg.

4.1.7 OPC. : RHA. : FA = 80 : 10 : 10

W/C Ratio = 0.67

ใช้ปริมาณ ปูนซีเมนต์	61.469	kg.
น้ำ	46.300	kg.
ทราย	190.553	kg.
หิน	289.265	kg.
RHA	7.684	kg.
FA	7.684	kg.

4.1.8 OPC. : RHA. : FA = 80 : 15 : 5

W/C Ratio = 0.67

ใช้ปริมาณ ปูนซีเมนต์	61.469	kg.
น้ำ	46.300	kg.
ทราย	190.553	kg.
หิน	289.265	kg.
RHA	11.526	kg.
FA	3.842	kg.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.9 OPC. : RHA. : FA = 80 : 20 : 0

W/C Ratio = 0.69

ใช้ปริมาณ	ปูนซีเมนต์	59.687	kg.
	น้ำ	46.258	kg.
	ทราย	192.511	kg.
	หิน	289.265	kg.
	RHA	14.922	kg.
	FA	-	kg.

4.1.10 OPC. : RHA. : FA = 70 : 0 : 30

W/C Ratio = 0.65

ใช้ปริมาณ	ปูนซีเมนต์	55.440	kg.
	น้ำ	46.343	kg.
	ทราย	188.595	kg.
	หิน	289.265	kg.
	RHA	-	kg.
	FA	23.760	kg.

4.1.11 OPC. : RHA. : FA = 70 : 5 : 25

W/C Ratio = 0.65

ใช้ปริมาณ	ปูนซีเมนต์	55.440	kg.
	น้ำ	46.343	kg.
	ทราย	188.595	kg.
	หิน	289.265	kg.
	RHA	3.960	kg.
	FA	19.800	kg.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.12 OPC. : RHA. : FA = 70 : 10 : 20

W/C Ratio = 0.66

ใช้ปริมาณ ปูนซีเมนต์	54.600	kg.
น้ำ	46.332	kg.
ทราย	189.248	kg.
หิน	289.265	kg.
RHA	7.800	kg.
FA	15.600	kg.

4.1.13 OPC. : RHA. : FA = 70 : 15 : 15

W/C Ratio = 0.68

ใช้ปริมาณ ปูนซีเมนต์	52.191	kg.
น้ำ	45.582	kg.
ทราย	188.438	kg.
หิน	289.265	kg.
RHA	11.184	kg.
FA	11.184	kg.

4.1.14 OPC. : RHA. : FA = 70 : 20 : 10

W/C Ratio = 0.68

ใช้ปริมาณ ปูนซีเมนต์	52.191	kg.
น้ำ	45.582	kg.
ทราย	188.438	kg.
หิน	289.265	kg.
RHA	14.911	kg.
FA	7.456	kg.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.15 OPC. : RHA. : FA = 70 : 25 : 5

W/C Ratio = 0.69

ใช้ปริมาณ ปูนซีเมนต์	52.226	kg.
น้ำ	46.258	kg.
ทราย	192.511	kg.
หิน	289.265	kg.
RHA	18.652	kg.
FA	3.730	kg.

4.1.16 OPC. : RHA. : FA = 70 : 30 : 0

W/C Ratio = 0.70

ใช้ปริมาณ ปูนซีเมนต์	51.480	kg.
น้ำ	46.244	kg.
ทราย	193.164	kg.
หิน	289.265	kg.
RHA	22.063	kg.
FA	-	kg.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริมาณวัสดุต่าง ๆ นี้คำนวณหาจากวิธีการ Mix Design

รวมปริมาณ ปูนซีเมนต์	ที่ใช้ทั้งหมด	980.026	kg.
รวมปริมาณ น้ำ	ที่ใช้ทั้งหมด	739.660	kg.
รวมปริมาณ ทราย	ที่ใช้ทั้งหมด	3,030.452	kg.
รวมปริมาณ หิน	ที่ใช้ทั้งหมด	4,628.240	kg.
รวมปริมาณ ซีเมนต์แกลบ	ที่ใช้ทั้งหมด	128.424	kg.
รวมปริมาณ ซีเมนต์ลอย	ที่ใช้ทั้งหมด	132.662	kg.

แต่ละอัตราส่วนผสมใช้เหล็กเส้นกลม 12 mm. ยาว 1.00 mm. จำนวน 15 เส้น

รวมปริมาณเหล็กเส้นกลมที่ใช้ทั้งหมด 240 เส้น

4.2 วิธีการทดสอบวิจัย

ก่อนที่จะนำเสนอถึงวิธีการทดสอบวิจัยต่าง ๆ เพื่อหาว่าลิ่งของคอนกรีตผสมเน้นทางผู้วิจัยใครจะขอเสนอถึงวิธีการหาอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผสมที่อัตราส่วนต่างๆ กัน (W/C Ratio) ซึ่งค่านี้เป็นค่าที่เราต้องทราบก่อนจึงจะทำการหาปริมาณส่วนผสมคอนกรีตได้ ซึ่งค่า W/C Ratio นี้จะหาได้จากการทดสอบหาความชื้นเหลวของซีเมนต์มอร์ต้า ซึ่งมีวิธีการหาดังนี้

1. เตรียมซีเมนต์มอร์ต้าที่มาตรฐาน จาก ส่วนผสมซีเมนต์, ซีเมนต์แกลบ, ซีเมนต์ลอย, รวมสาร 3 อย่างเป็น 1 ส่วน และทรายอีก 2.75 ส่วน โดยน้ำหนัก คลุกเคล้าให้เข้ากันดี
2. เตรียมโต๊ะควบคุมการไหลให้พร้อม ด้วยการเช็คส่วนต่าง ๆ ให้แห้งสนิทโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนจานกลม (Plate) ที่จะวางบนซีเมนต์มอร์ต้า วางแบบทองเหลือง (Mould) ลงตรงศูนย์กลางของจาน

3. ผสมซีเมนต์มอร์ต้าส่วนหนึ่งให้พอดีกับที่จะบรรจุลงในแบบ ด้วยอัตราส่วนของน้ำที่ต่ำสุด (ปรกติควรเริ่มที่ 40%) คลุกเคล้าให้ทั่วกันดีแล้วจึงนำมาใส่ลงในแบบโดยการแบ่งใส่เป็น

2 ชั้น ๆ ละครึ่งแบบ แต่ละชั้นให้กระทุ้งด้วยไม้กระทุ้งมาตรฐานขนาด 1"*5"*0.5" จำนวน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

20 ครั้ง เมื่อครบ 2 ชั้นแล้วจึงปาดมอร์ต้าส่วนเกินออกให้พอดีปากแบบ นำส่วนเกินออกไปให้พ้นจากนั้นจึงค่อย ๆ ยกแบบขึ้นตรง ๆ อย่างระมัดระวัง

4. หมุนลูกเบียวของโต๊ะควบคุมการไหล เพื่อให้งานเลื่อนสูงขึ้น 0.5" แล้วกระแทกลงกับแกนด้วยน้ำหนักของตัวเองให้ได้ 25 ครั้ง ภายในระยะเวลา 15 วินาที

5. เมื่อครบจำนวนครั้งแล้ว ทำการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของซีเมนต์มอร์ต้าที่กระจายออกไปรอบ ๆ โดยจัดตามแนวเส้นที่ขีดไว้บนงานทั้งหมด 4 แนว รวมเป็น 4 ค่า บันทึกผลรวมทั้ง 4 ค่าไว้ พร้อมกับอัตราของน้ำที่ใช้

6. ผลรวมของเส้นผ่านศูนย์กลางของซีเมนต์มอร์ต้าที่กระจาย เมื่อวัดตามแนวเส้นทั้ง 4 ค่าแล้วได้ค่าอยู่ระหว่าง 100-115 มม. ปริมาณน้ำที่ใช้จะเป็นปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับความชื้นเหลวของซีเมนต์มอร์ต้า

7. การทดลองไม่สามารถที่จะทำครั้งเดียวให้ได้ค่าดังแสดงในขั้นตอนที่ 6 ได้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำ จนกว่าจะได้ค่ามาตรฐานที่กำหนดในขั้นตอนที่ 6 (ซึ่งผลของค่า W/C Ratio ของแต่ละอัตราส่วนได้แสดงไว้ในหัวข้อ 4.1.1-4.1.6 แล้ว)

4.2.1 ขั้นตอนการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

ก) การเตรียมวัสดุผสมและแบบหล่อ

1. ตวงวัสดุผสมทั้งหมดที่ใช้ตามปริมาณที่ได้คำนวณไว้แล้ว (วัสดุผสม , ซีเมนต์, ซีเมนต์แกลบ, ซีเมนต์ลอย, หิน, ทราย และน้ำ)

2. ทำความสะอาดแบบ อย่าให้มีฝุ่นหรือเศษปูนเก่าติดอยู่ ทาน้ำมันที่ด้านผิวในคอนกรีตจะสัมผัสกับแบบให้ทั่ว

3. ตรวจสอบสกรูสำหรับรัดแบบทุกตัวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยการประกอบแบบแล้วขันหรือรัดให้แน่น ทั้งนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดรอยแยกหรือแบบหลุดขณะเทคอนกรีต หรือกระตุ้งเพื่อให้คอนกรีตแน่น

ข) การเตรียมตัวอย่างแท่งคอนกรีต

1. สำหรับคอนกรีตที่ใช้เครื่องผสม พยายามเลือกเอาคอนกรีตที่อยู่ตรงกลางที่
เทออกจากเครื่องผสมใหม่ ๆ

2. เทคอนกรีตดังกล่าวลงในแบบส่วนหนึ่ง ประมาณให้ได้ความสูง 1 ใน 3
ของแบบและใช้เหล็กกระทันท์ให้ทั่ว 25 ครั้ง จากนั้นกระทำเช่นเดียวกันอีก 2 ชั้นเมื่อคอนกรีตเต็ม
แบบแล้วจึงปาดผิวหน้าให้เรียบ

3. ทิ้งแบบที่บรรจุคอนกรีตเรียบร้อยแล้วไว้ในร่มเฉย ๆ ประมาณ 24 ชั่วโมง
จึงถอดแบบออก นำแท่งคอนกรีตไปบ่มโดยแช่ในถังบ่มจนถึงอายุการที่ต้องการทดสอบ (ตัวอย่าง
คอนกรีตจะนำมาทดสอบ 1 ชุด มี 3 ตัวอย่าง)

ค) การทดสอบกำลังอัด

การทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีต ให้ทดสอบโดยเร็วที่สุดหลังจากนำขึ้นจาก
น้ำเมื่อครบอายุ ก่อนทดสอบควรตรวจสอบระนาบหัว-ท้ายของแท่งคอนกรีตว่าแบนราบหรือไม่
ระนาบดังกล่าวไม่ควรเอียงมากกว่า 0.5 องศา (หรือประมาณ 3 มม.) หากไม่อยู่ในขอบเขต
ดังกล่าว ให้ทำการหล่อห่มหัว-ท้ายเสียก่อน

ง) การคำนวณ

ค่าความเค้นอัดประลัยของแท่งคอนกรีต จะหาได้จากสูตร

$$F = P/A$$

โดยให้ P = แรงกระทำสูงสุดต่อแท่งคอนกรีต (kg.)

$$A = \text{พื้นที่หน้าตัดของแท่งตัวอย่างที่วัดตั้งฉากกับแรงกระทำ} = \frac{\pi D^2}{4}$$

4

D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เฉลี่ยจากการวัด 2 ทิศทางตั้งฉากกัน

ที่กึ่งกลางความสูงของแท่งตัวอย่าง

4.2.2 ขั้นตอนการทดสอบกำลังรับแรงดึงของคอนกรีต

ก) การเตรียมวัสดุผสม, แบบหล่อ และแท่งตัวอย่างคอนกรีต เหมือนกับการทดสอบกำลังรับแรงอัด

ข) การทดสอบกำลังรับแรงดึง

1. ชัดแนวเส้นผ่านศูนย์กลางให้ยาวจรดหัว-ท้ายของแท่งตัวอย่างคอนกรีต
2. วัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง เฉลี่ยจากการวัด 3 ค่าคือ ที่ใกล้ปลายทั้งสองและที่กึ่งกลางของแท่งตัวอย่าง พร้อมกับวัดความยาวเฉลี่ยจาก 2 ด้านตามแนวที่ขีดไว้
3. วางแท่งคอนกรีตบนบนเครื่อง (Universal Testing Machine) ให้แนวเส้นที่ลากไว้อยู่ด้านบนและล่าง นำไม้รองมารองตรงเส้นทั้งด้านบนและล่างให้กึ่งกลางของไม้รองตรงแนวเส้น จากนั้นจึงให้แรงกระทำจนกระทั่งคอนกรีตปริแตก

ค) การคำนวณ

กำลังรับแรงดึงของคอนกรีต จะหาได้จากสูตร

$$T = 2P/\pi DL$$

4.2.3 ขั้นตอนการทดสอบแรงยึดเหนี่ยว

ก) การเตรียมวัสดุผสม, แบบหล่อ และแท่งตัวอย่างคอนกรีตเหมือนกับการเตรียมการทดสอบแรงอัด แต่จะมีการฝังเหล็กเส้นกลม 12 มม. ลงไปในแท่งตัวอย่างละ 1 เส้น โดยฝังลงในแท่งคอนกรีต ประมาณ 20 cm.

ข) การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างแท่งตัวอย่างคอนกรีตกับเหล็กเส้น

1. นำเอาแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่เตรียมไว้มา นำด้านปลายคอนกรีตที่มีเหล็ก

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ให้แรงดึงจนกระทั่งถึงจุดประลัยอ่านค่าบันทึกผลไว้
3. ให้แรงดึงต่อไปจนกระทั่งเหล็กหลุดออกจากแท่งคอนกรีต
4. วัดความยาวของเหล็กที่ฝังไว้ในคอนกรีตและวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น เฉลี่ยการวัด 3 ค่าบันทึกค่าไว้

ค) การคำนวณ

แรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตกับเหล็ก จะหาได้จากสูตร $U = \frac{P}{\pi DL}$



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

ผลการทดสอบ

ในบทนี้ จะกล่าวถึงผลการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกำลังการรับแรงของคอนกรีตผสมที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 100%, 90%, 80%, และ 70% ทดสอบที่หลังเวลาการบ่มที่ 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน, และ 60 วัน รวมตัวอย่างทดสอบทั้งหมด 720 ตัวอย่าง โดยแบ่งผลการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกำลังการรับแรงออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้

5.1 ผลการทดสอบกำลังการรับแรงอัด (ความเค้นอัด) ของคอนกรีตในส่วนผสมต่างๆ 16 ส่วนผสม ทดสอบกำลังการรับแรงอัด หลังจากระยะเวลาบ่มที่ 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน และ 60 วัน รวมผลการทดสอบตัวอย่างทั้งหมด 240 ตัวอย่าง โดยที่ผลการทดสอบจะนำเสนอในรูปแบบของตารางข้อมูลและกราฟเปรียบเทียบดังนี้

- ตารางผลการทดสอบ ที่ 5.1.1 - 5.1.16 เป็นตารางแสดงผลการทดสอบกำลังการรับแรงอัดของตัวอย่างทดสอบ โดยที่แต่ละตารางจะแสดงผลการทดสอบของแต่ละส่วนผสมทดสอบที่เวลาหลังการบ่มที่ 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน, และ 60 วัน
- ตารางที่ 5.1.17 เป็นตารางสรุปค่ากำลังการรับแรงอัดของคอนกรีตผสมต่าง ๆ ระยะเวลาบ่ม 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน, และ 60 วัน
- ตารางที่ 5.1.18 เป็นตารางกำลังการรับแรงอัดเป็นเปอร์เซ็นต์ และผลต่างของกำลังเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเปรียบเทียบจากคอนกรีต 100:0:0 ที่ระยะเวลาเดียวกัน
- ตารางที่ 5.1.19 เป็นตารางเปรียบเทียบค่ากำลังการรับแรงอัด (ความเค้นอัด) ของคอนกรีต 100:0:0 ที่ 28 วัน กับคอนกรีตผสมที่ 60 วัน
- ตารางที่ 5.1.20 แสดงเปอร์เซ็นต์กำลังการรับแรงอัดที่เพิ่มขึ้นหลังจาก 28 วัน
- กราฟเส้นรูปที่ 5.1.1 - 5.1.4 แสดงการพัฒนา กำลังการรับแรงอัดของส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกัน ตั้งแต่ระยะเวลา 3 วัน ถึง 60 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- กราฟแท่งรูปที่ 5.1.5 - 5.1.8 แสดงการพัฒนากำลังการรับแรงอัดของ ส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกันตั้งแต่ระยะเวลา 3 วันถึง 60 วัน
- กราฟเส้นรูปที่ 5.1.9 แสดงค่ากำลังการรับแรงอัดของคอนกรีตผสมตาม ระยะเวลาที่บ่ม
- กราฟแท่งรูปที่ 5.1.10 แสดงค่ากำลังการรับแรงอัดของคอนกรีตผสมที่ให้ กำลังการรับแรงอัดสูงสุดทุกส่วนผสม

5.2 ผลการทดสอบกำลังการรับแรงดึง (ความเค้นดึง) ของคอนกรีตในส่วนผสมต่าง ๆ 16 ส่วนผสม ทดสอบกำลังการรับแรงดึง หลังจากระยะเวลาบ่มที่ 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน และ 60 วัน รวมผลการทดสอบตัวอย่างทั้งหมด 240 ตัวอย่าง โดยที่ผลการทดสอบจะนำเสนอในรูปของตารางข้อมูลและกราฟเปรียบเทียบดังนี้

- ตารางผลการทดสอบ ที่ 5.2.1 - 5.2.16 เป็นตารางแสดงผลการทดสอบ กำลังการรับแรงดึงของตัวอย่างทดสอบ โดยที่แต่ละตารางจะแสดงผลการ ทดสอบของแต่ละส่วนผสมทดสอบที่เวลาหลังการบ่มที่ 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน 28 วัน, และ 60 วัน
- ตารางที่ 5.2.17 เป็นตารางสรุปค่ากำลังการรับแรงดึงของคอนกรีตผสม ต่าง ๆ ที่ระยะเวลาบ่ม 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน, และ 60 วัน
- ตารางที่ 5.2.18 เป็นตารางกำลังการรับแรงดึงเป็นเปอร์เซ็นต์ และผล ต่างของกำลังเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเปรียบเทียบจากคอนกรีต 100:0:0 ที่ ระยะเวลาเดียวกัน
- ตารางที่ 5.2.19 เป็นตารางเปรียบเทียบค่ากำลังการรับแรงดึง (ความ เค้นดึง) ของคอนกรีต 100:0:0 ที่ 28 วัน กับคอนกรีตผสมที่ 60 วัน
- ตารางที่ 5.2.20 ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์กำลังการรับแรงดึงที่เพิ่มขึ้น หลังจาก 28 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- กราฟเส้นรูปที่ 5.2.1 - 5.2.4 แสดงการพัฒนากำลังการรับแรงดึงของส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกัน ตั้งแต่ระยะเวลา 3 วัน ถึง 60 วัน
- กราฟแท่งรูปที่ 5.2.5 - 5.2.8 แสดงการพัฒนากำลังการรับแรงดึงของส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกันตั้งแต่ระยะเวลา 3 วันถึง 60 วัน
- กราฟเส้นรูปที่ 5.2.9 แสดงค่ากำลังการรับแรงดึงของคอนกรีตผสมตามระยะเวลาที่บ่ม
- กราฟแท่งรูปที่ 5.2.10 แสดงค่ากำลังการรับแรงดึงของคอนกรีตผสมที่ให้กำลังการรับแรงดึงสูงสุดทุกส่วนผสม

5.3 ผลการทดสอบกำลังการรับแรงยึดเหนี่ยว (ความเค้นยึดเหนี่ยว) ของคอนกรีตในส่วนผสมต่าง ๆ 16 ส่วนผสม ทดสอบกำลังการรับแรงยึดเหนี่ยว หลังจากระยะเวลาบ่มที่ 3 วัน 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน และ 60 วัน รวมผลการทดสอบตัวอย่างทั้งหมด 240 ตัวอย่าง โดยที่ผลการทดสอบจะนำเสนอในรูปของตารางข้อมูลและกราฟเปรียบเทียบดังนี้

- ตารางผลการทดสอบ ที่ 5.3.1 - 5.3.16 เป็นตารางแสดงผลการทดสอบกำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวของตัวอย่างทดสอบ โดยที่แต่ละตารางจะแสดงผลการทดสอบของแต่ละส่วนผสมทดสอบที่เวลาหลังการบ่มที่ 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน, และ 60 วัน
- ตารางที่ 5.3.17 เป็นตารางสรุปค่ากำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตผสมต่าง ๆ ที่ระยะเวลาบ่ม 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน, และ 60 วัน
- ตารางที่ 5.3.18 เป็นตารางกำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวเป็นเปอร์เซ็นต์และผลต่างของกำลังเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเปรียบเทียบจากคอนกรีต 100:0:0 ที่ระยะเวลาเดียวกัน

- ตารางที่ 5.3.19 เป็นตารางเปรียบเทียบค่ากำลังการรับแรงยึดเหนี่ยว (ความเค้นยึดเหนี่ยว) ของคอนกรีต 100:0:0 ที่ 28 วัน กับคอนกรีตผสมที่ 60 วัน
- ตารางที่ 5.3.20 แสดงเปอร์เซ็นต์กำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวที่เพิ่มขึ้น หลังจาก 28 วัน
- กราฟเส้นรูปที่ 5.3.1 - 5.3.4 แสดงการพัฒนา กำลังการรับแรงยึดเหนี่ยว ของส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกัน ตั้งแต่ระยะเวลา 3 วัน ถึง 60 วัน
- กราฟแท่งรูปที่ 5.3.5 - 5.3.8 แสดงการพัฒนา กำลังการรับแรงยึดเหนี่ยว ของส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกันตั้งแต่ระยะเวลา 3 วันถึง 60 วัน
- กราฟเส้นรูปที่ 5.3.9 แสดงค่ากำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตผสม ตามระยะเวลาที่บ่ม
- กราฟแท่งรูปที่ 5.3.10 แสดงค่ากำลังการรับแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตผสม ที่ให้กำลังการรับแรงดึงสูงสุดทุกส่วนผสม

ตารางที่ 5.1.1

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ี่เ้ากถบ (RHA) : ี่เ้าลคย (FA) = 100 : 0 : 0
Slump 10.00 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลา บ่ม (วัน)	น้ำหนัก ตัวอย่างก่อน บ่ม(g)	น้ำหนัก ตัวอย่างหลัง บ่ม(g)	เปอร์เซ็นต์ การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของ แท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่ รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลัง ประลัย (kg)	ความเค้น ประลัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ ของความ แปรปรวน
C1-3	3	12906	12976	0.54		30.40	15.04	177.66		24060	135.43			
C2-3	3	12897	12942	0.35	0.48	30.20	15.11	179.32	178.37	24600	137.18	139.71	4.87	3.49
C3-3	3	12914	12982	0.56		30.25	15.06	178.13		26100	146.52			
C1-7	7	12756	12829	0.57		30.30	15.06	178.13		31320	175.83			
C2-7	7	12901	12953	0.40	0.52	30.30	15.08	178.60	178.29	31500	176.68	173.75	3.55	2.04
C3-7	7	12925	13002	0.60		30.40	15.06	178.13		30060	168.75			
C1-14	14	12753	12842	0.70		30.10	15.04	177.66		42060	236.74			
C2-14	14	12922	13017	0.74	0.70	30.20	15.10	179.08	178.61	40020	223.48	223.77	10.48	4.68
C3-14	14	12906	12990	0.65		30.50	15.10	179.08		37800	211.08			
C1-28	28	12782	12897	0.90		30.40	15.04	177.66		50580	284.70			
C2-28	28	13059	13191	1.01	0.92	30.20	15.06	178.13	178.29	45060	252.96	258.74	19.28	7.45
C3-28	28	12799	12906	0.84		30.30	15.10	179.08		42720	238.55			
C1-60	60	12949	13066	0.90		30.20	15.06	178.13		46500	261.05			
C2-60	60	12937	13080	1.10	1.01	30.40	15.08	178.60	178.13	48600	272.12	276.45	14.66	5.30
C3-60	60	12700	12830	1.02		30.20	15.04	177.60		52620	296.18			

ตารางที่ 5.1.2

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ระเบิดกลบ (RHA) : ระเบิดลอย (FA) = 90 : 0 : 10
Slump 9.50 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลา บ่ม (วัน)	น้ำหนัก ตัวอย่างก่อน บ่ม(g)	น้ำหนัก ตัวอย่างหลัง บ่ม(g)	เปอร์เซ็นต์ การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของ แท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่ รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลัง ประตัย (kg)	ความเค้น ประตัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ ของความ แปรปรวน
C1-3	3	12790	12847	0.45		30.30	15.04	177.66		22920	129.01			
C2-3	3	12511	12572	0.49	0.45	30.20	15.11	179.32	178.37	21720	121.12	120.88	6.74	5.58
C3-3	3	12717	12770	0.42		30.10	15.06	178.13		20040	112.50			
C1-7	7	12416	12490	0.6		30.40	15.10	179.08		26700	149.09			
C2-7	7	12381	12452	0.57	0.56	30.20	15.04	177.66	178.61	30540	171.90	154.91	12.21	7.88
C3-7	7	12403	12467	0.52		30.30	15.10	179.08		25740	143.73			
C1-14	14	12738	12829	0.71		30.50	15.04	177.66		31440	176.97			
C2-14	14	12598	12691	0.74	0.74	30.20	15.06	178.13	177.82	35940	201.76	187.26	10.55	5.63
C3-14	14	12473	12569	0.77		30.30	15.04	177.66		32520	183.05			
C1-28	28	12845	12934	0.69		30.30	15.11	179.32		38880	216.82			
C2-28	28	12567	12666	0.79	0.79	30.40	15.07	178.37	178.37	39540	221.67	215.15	6.12	2.85
C3-28	28	12497	12609	0.90		30.20	15.03	177.42		36720	206.97			
C1-60	60	12670	12781	0.88		30.20	15.07	178.37		45420	254.64			
C2-60	60	12584	12701	0.93	0.96	30.30	15.04	177.66	177.97	42720	240.46	238.79	13.68	5.73
C3-60	60	12595	12731	1.08		30.40	15.05	177.89		39360	221.06			

ตารางที่ 5.13

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ปูนเถ้ากลบ (RHA) : ปูนเถ้าลอย (FA) = 90 : 5 : 5
Slump 9.50 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลาบ่ม (วัน)	น้ำหนักตัวอย่างก่อน (g)	น้ำหนักตัวอย่างหลัง (g)	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของแท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลังประตัย (kg)	ความเค้นประตัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน
C1-3	3	12805	12864	0.46	0.52	30.20	15.04	177.66	178.21	22560	126.98	133.86	5.81	4.34
C2-3	3	12983	13036	0.41		30.50	15.11	179.32		25320	141.20			
C3-3	3	12708	12797	0.70		30.20	15.04	177.66		23700	133.40			
C1-7	7	12738	12816	0.61	0.59	30.50	15.06	178.13	177.82	22680	127.32	147.36	17.14	11.63
C2-7	7	12598	12680	0.65		30.30	15.04	177.66		30060	169.20			
C3-7	7	12845	12911	0.51		30.10	15.04	177.66		25860	145.56			
C1-14	14	12856	12940	0.65	0.68	30.20	15.08	178.60	177.82	35340	197.87	185.78	9.65	5.19
C2-14	14	12897	12987	0.70		30.20	15.04	177.66		30960	174.26			
C3-14	14	12844	12932	0.69		30.30	15.02	177.19		32820	185.22			
C1-28	28	12857	12950	0.72	0.86	30.40	15.10	179.08	177.98	38280	213.76	218.47	5.08	2.33
C2-28	28	12843	12937	0.74		30.30	15.02	177.19		39960	225.52			
C3-28	28	12663	12804	1.11		30.30	15.04	177.66		38400	216.14			
C1-60	60	12725	12838	0.89	1.01	30.20	15.06	178.13	178.29	46020	258.25	257.67	4.42	1.72
C2-60	60	12791	12902	0.87		30.40	15.06	178.13		44880	251.95			
C3-60	60	12743	12903	1.26		30.30	15.08	178.60		46920	262.71			

ตารางที่ 5.1.4

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ขี้เถ้ากลบ (RHA) : ขี้เถ้าลอย (FA) = 90 : 10 : 0
Slump 9.00 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลา บ่ม (วัน)	น้ำหนัก ตัวอย่างก่อน บ่ม(g)	น้ำหนัก ตัวอย่างหลัง บ่ม(g)	เปอร์เซ็นต์ การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของ แท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่ รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลัง ประลัย (kg)	ความเค้น ประลัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ ของความ แปรปรวน
C1-3	3	12914	12981	0.52	0.53	30.30	15.04	177.66	178.29	21600	121.58	129.00	5.31	4.12
C2-3	3	12545	12605	0.48		30.30	15.08	178.60		23520	131.69			
C3-3	3	12799	12875	0.59		30.40	15.08	178.60		23880	133.71			
C1-7	7	12906	12982	0.59	0.63	30.20	15.06	178.13	178.13	28860	162.02	145.84	12.80	8.78
C2-7	7	12899	12989	0.70		30.50	15.08	178.60		25860	144.79			
C3-7	7	12708	12786	0.61		30.50	15.04	177.66		23220	130.70			
C1-14	14	12613	12712	0.78	0.74	30.40	15.10	179.08	178.13	38040	212.42	190.47	16.71	8.77
C2-14	14	12743	12829	0.67		30.30	15.04	177.66		33240	187.10			
C3-14	14	12788	12887	0.77		30.40	15.04	177.66		30540	171.90			
C1-28	28	12761	12898	1.07	0.89	30.20	15.07	178.37	178.05	38400	215.28	208.91	8.04	3.85
C2-28	28	12716	12811	0.75		30.40	15.06	178.13		38100	213.89			
C3-28	28	12833	12943	0.86		30.30	15.04	177.66		35100	197.57			
C1-60	60	12835	12959	0.97	1.03	30.30	15.10	179.08	178.13	38880	217.11	227.50	7.39	3.25
C2-60	60	12799	12929	1.01		30.10	15.04	177.66		41520	233.70			
C3-60	60	12645	12786	1.11		30.50	15.04	177.66		41160	231.68			

ตารางที่ 5.1.5

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ี่เ้ากถบ (RHA) : ี่เ้าลคย (FA) = 80 : 0 : 20
Slump 10.00 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลาบ่ม (วัน)	น้ำหนักตัวอย่างก่อนบ่ม (g)	น้ำหนักตัวอย่างหลังบ่ม (g)	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของแท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลังประลัย (kg)	ความเค้นประลัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน
C1-3	3	12536	12622	0.69		30.50	15.06	178.13		23040	129.34			
C2-3	3	12651	12747	0.76	0.74	30.20	15.06	178.13	178.45	23280	130.69	124.09	8.40	6.77
C3-3	3	12718	12815	0.76		30.30	15.10	179.08		20100	112.24			
C1-7	7	12633	12730	0.77		30.20	15.04	177.66		27540	155.01			
C2-7	7	12835	12953	0.92	0.85	30.40	15.07	178.37	177.82	23220	130.18	142.41	10.14	7.12
C3-7	7	12777	12886	0.85		30.40	15.03	177.42		25200	142.03			
C1-14	14	12805	12934	1.01		30.40	15.03	177.42		31020	174.84			
C2-14	14	12681	12795	0.90	0.92	30.20	15.11	179.32	178.05	31260	174.32	171.06	4.98	2.91
C3-14	14	12655	12763	0.85		30.30	15.03	177.42		29100	164.02			
C1-28	28	12851	12994	1.11		30.50	15.04	177.66		35700	200.95			
C2-28	28	12422	12538	0.93	1.08	30.40	15.10	179.08	178.61	36900	206.05	199.44	6.11	3.06
C3-28	28	12740	12894	1.21		30.30	15.10	179.08		34260	191.31			
C1-60	60	12550	12691	1.12		30.20	15.04	177.66		40260	226.61			
C2-60	60	12690	12854	1.29	1.19	30.30	15.07	178.37	178.21	42360	237.48	229.28	5.92	2.85
C3-60	60	12784	12933	1.17		30.50	15.08	178.60		39960	223.74			

ตารางที่ 5.1.6

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ี่เ้ากกลม (RHA) : ี่เ้าลคย (FA) = 80 : 5 : 15
Slump 9.00 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลาบ่ม (วัน)	น้ำหนักตัวอย่างก่อนบ่ม (g)	น้ำหนักตัวอย่างหลังบ่ม (g)	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของแท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลังประตัย (kg)	ความเค้นประตัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน
C1-3	3	12800	12910	0.86		30.40	15.04	177.66		24180	136.10			
C2-3	3	12841	12974	1.03	0.97	30.40	15.10	179.08	178.13	23100	128.99	131.03	3.61	2.76
C3-3	3	12716	12845	1.01		30.30	15.04	177.66		22740	128.00			
C1-7	7	12914	13045	1.01		30.50	15.07	178.37		26820	150.36			
C2-7	7	12799	12939	1.09	1.11	30.20	15.02	177.19	177.98	26220	147.98	143.95	7.43	5.16
C3-7	7	12899	13058	1.23		30.20	15.07	178.37		23820	133.54			
C1-14	14	12853	13025	1.34		30.30	15.09	178.84		29220	163.39			
C2-14	14	12804	12976	1.34	1.31	30.40	15.07	178.37	178.29	34560	193.75	173.76	14.14	8.14
C3-14	14	12761	12922	1.26		30.30	15.04	177.66		29160	164.13			
C1-28	28	12888	13064	1.36		30.30	15.05	177.89		38280	215.19			
C2-28	28	12801	12970	1.32	1.34	30.40	15.07	178.37	177.97	42360	237.48	215.62	17.67	8.19
C3-28	28	12833	13003	1.33		30.30	15.04	177.66		34500	194.19			
C1-60	60	12800	12985	1.44		30.30	15.07	178.37		42600	238.83			
C2-60	60	12705	12903	1.56	1.46	30.40	15.05	177.89	178.45	44520	250.27	251.60	11.00	4.37
C3-60	60	12805	12982	1.38		30.40	15.10	179.08		47580	265.69			

ตารางที่ 5.1.7

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ปูนเถ้าถ่าน (RHA) : ปูนเถ้าลอย (FA) = 80 : 10 : 10

Slump 9.00 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลาบ่ม (วัน)	น้ำหนัก ตัวอย่างก่อนตบ (g)	น้ำหนัก ตัวอย่างหลังตบ (g)	เปอร์เซ็นต์ การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของแท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลังประลัย (kg)	ความเค้นประลัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน
C1-3	3	12586	12722	1.08		30.10	15.10	179.08		22140	123.63			
C2-3	3	12700	12829	1.02	1.04	30.30	15.04	177.66	178.37	20700	116.51	118.06	4.07	3.45
C3-3	3	12412	12540	1.03		30.30	15.07	178.37		20340	114.03			
C1-7	7	12458	12595	1.10		30.40	15.06	178.63		27900	156.63			
C2-7	7	12707	12841	1.05	1.11	30.20	15.10	179.08	178.21	27720	154.79	150.81	6.97	4.62
C3-7	7	12439	12586	1.18		30.40	15.03	177.42		25020	141.02			
C1-14	14	12736	12884	1.16		30.30	15.01	176.95		30300	171.23			
C2-14	14	12652	12823	1.35	1.21	30.20	15.05	177.89	177.74	37020	208.10	184.08	17.00	9.23
C3-14	14	12681	12824	1.13		30.20	15.07	178.37		30840	172.90			
C1-28	28	12705	12864	1.25		30.30	15.11	179.32		37080	206.78			
C2-28	28	12630	12821	1.50	1.34	30.30	15.09	178.84	178.61	39420	220.42	206.90	10.99	5.31
C3-28	28	12523	12683	1.27		30.40	15.04	177.66		34380	193.51			
C1-60	60	12825	12980	1.29		30.20	15.04	177.66		46020	259.03			
C2-60	60	12747	12919	1.35	1.35	30.40	15.11	179.32	178.21	44280	246.93	247.68	8.98	3.63
C3-60	60	12825	13006	1.41		30.40	15.04	177.66		42120	237.08			

ตารางที่ 5.1.8

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ี่เ้าวมกบ (RHA) : ี่เ้าวมคย (FA) = 80 : 15 : 5

Slump 8.50 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลาบ่ม (วัน)	น้ำหนักตัวอย่างก่อน (g)	น้ำหนักตัวอย่างหลัง (g)	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของแท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลังประตัย (kg)	ความเค้นประตัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน
C1-3	3	12689	12851	1.27	1.11	30.30	15.03	177.42	178.13	21600	121.74	133.05	9.92	7.46
C2-3	3	12765	12919	12.1		30.20	15.11	179.32		23580	131.50			
C3-3	3	12646	12756	0.87		30.50	15.04	177.66		25920	145.90			
C1-7	7	12708	12860	1.19	1.12	30.50	15.10	179.08	178.45	26940	150.44	168.49	12.78	7.58
C2-7	7	12805	12939	1.05		30.20	15.07	178.37		31800	178.28			
C3-7	7	12780	12923	1.12		30.20	15.05	177.89		31440	176.74			
C1-14	14	12648	12810	1.28	1.29	30.30	15.01	176.95	178.05	32700	184.80	192.73	6.94	3.60
C2-14	14	12596	12750	1.22		30.20	15.06	178.13		34860	195.70			
C3-14	14	12426	12595	1.36		30.40	15.10	179.08		35400	197.68			
C1-28	28	12769	12949	1.41	1.37	30.30	15.04	177.66	177.82	36000	202.63	217.53	12.26	5.64
C2-28	28	12505	12680	1.34		30.40	15.07	178.37		38760	217.30			
C3-28	28	12446	12615	1.36		30.30	15.03	177.42		41280	232.67			
C1-60	60	12605	12780	1.40	1.44	30.20	15.09	178.84	178.13	44760	250.28	241.15	6.49	2.69
C2-60	60	12504	12687	1.46		30.30	15.06	178.13		42000	235.78			
C3-60	60	12648	12833	1.46		30.30	15.03	177.42		42120	237.40			

ตารางที่ 5.1.9

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ี่เ็น้ากลบ (RHA) : ี่เ็น้าลลย (FA) = 80 : 20 : 0

Slump 8.50 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลาบ่ม (วัน)	น้ำหนักตัวอย่างก่อนลนบ่ม(g)	น้ำหนักตัวอย่างหลังลนบ่ม(g)	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของแท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลังประลัย (kg)	ความเค้นประลัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน
C1-3	3	12380	12506	1.02	1.12	30.40	15.11	179.32	178.29	21060	117.44	122.86	6.10	4.97
C2-3	3	12403	12556	1.24		30.20	15.02	177.19		23280	131.38			
C3-3	3	12511	12648	1.10		30.20	15.07	178.37		21360	119.75			
C1-7	7	12793	12958	1.37	1.24	30.20	15.06	178.13	178.53	25980	145.85	141.84	6.50	4.58
C2-7	7	12416	12564	1.20		30.40	15.07	178.37		26220	147.00			
C3-7	7	12697	12843	1.15		30.30	15.10	179.08		23760	132.68			
C1-14	14	12714	12880	1.31	1.37	30.30	15.06	178.13	178.29	29820	167.40	169.60	3.35	1.97
C2-14	14	12419	12594	1.41		30.20	15.11	179.32		31260	174.33			
C3-14	14	12438	12610	1.39		30.20	15.03	177.42		29640	167.06			
C1-28	28	12747	12915	1.32	1.39	30.50	15.04	177.66	178.05	36720	206.69	210.61	5.89	2.80
C2-28	28	12673	12856	1.45		30.30	15.06	178.13		39000	218.94			
C3-28	28	12972	13153	1.40		30.40	15.07	178.37		36780	206.20			
C1-60	60	12666	12839	1.37	1.42	30.30	15.06	178.13	178.21	39540	221.97	227.83	4.92	2.16
C2-60	60	12576	12764	1.50		30.50	15.03	177.42		41520	234.02			
C3-60	60	12371	12542	1.39		30.20	15.10	179.08		40740	227.50			

ตารางที่ 5.1.10

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ปูนเถ้ากลบ (RHA) : ปูนเถ้าลอย (FA) = 70 : 0 : 30
Slump 10.00 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลา (วัน)	น้ำหนัก ตัวอย่างก่อน ตบม(g)	น้ำหนัก ตัวอย่างหลัง ตบม(g)	เปอร์เซ็นต์ การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของ แท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่ รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลัง ประลัย (kg)	ความเค้น ประลัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ ของความ แปรปรวน
C1-3	3	12693	12776	0.66	0.74	30.50	15.11	179.32	178.45	19080	106.40	94.45	8.61	9.12
C2-3	3	12605	12712	0.85		30.40	15.04	177.66		16080	90.51			
C3-3	3	12755	12845	0.71		30.30	15.07	178.37		15420	86.45			
C1-7	7	12532	12628	0.77	0.87	30.50	15.09	178.84	178.45	19140	107.02	102.21	5.63	5.51
C2-7	7	12588	12701	0.90		30.40	15.07	178.37		18780	105.29			
C3-7	7	12522	12639	0.94		30.40	15.06	178.13		16800	94.31			
C1-14	14	12645	12794	1.18	0.97	30.20	15.03	177.42	178.13	22920	129.18	121.15	5.79	4.78
C2-14	14	12548	12646	0.78		30.20	15.08	178.60		21180	118.59			
C3-14	14	1258	12707	0.95		30.40	15.07	178.37		20640	115.71			
C1-28	28	12272	12437	1.35	1.20	30.40	15.07	178.37	178.37	32820	184.00	188.51	10.20	5.41
C2-28	28	12512	12640	1.02		30.20	15.04	177.66		36000	202.63			
C3-28	28	12487	12639	1.22		30.30	15.10	179.08		32040	178.91			
C1-60	60	12417	12583	1.34	1.27	30.30	15.06	178.13	178.37	37320	209.51	218.98	8.99	4.11
C2-60	60	125456	12703	1.25		30.30	15.06	178.13		41160	231.07			
C3-60	60	12263	12413	1.22		30.20	15.09	178.84		38700	216.39			

ตารางที่ 5.1.11

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ปูนเถ้ากลบ (RHA) : ปูนเถ้าลอย (FA) = 70 : 5 : 25
Slump 10.00 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลา บ่ม (วัน)	น้ำหนัก ตัวอย่างก่อน ลองบ่ม(g)	น้ำหนัก ตัวอย่างหลัง ลองบ่ม(g)	เปอร์เซ็นต์ การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของ แท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่ รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลัง ประลัย (kg)	ความเค้น ประลัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ ของความ แปรปรวน
C1-3	3	12516	12638	0.97		30.30	15.04	177.66		18960	106.72			
C2-3	3	12492	12615	0.98	1.01	30.40	15.04	177.66	178.21	21180	119.22	118.03	8.79	7.45
C3-3	3	12586	12722	1.08		30.40	15.11	179.32		22980	128.15			
C1-7	7	12403	12545	1.14		30.40	15.03	177.42		26280	148.12			
C2-7	7	12416	12551	1.09	1.14	30.40	15.11	179.32	178.37	25080	139.86	135.07	12.37	9.12
C3-7	7	12659	12846	1.19		30.20	15.07	178.37		21180	118.74			
C1-14	14	12470	12627	1.26		30.50	15.04	177.66		30960	174.26			
C2-14	14	12561	12718	1.25	1.24	30.30	15.07	178.37	178.21	27720	155.41	162.19	8.56	5.28
C3-14	14	12825	12980	1.20		30.30	15.08	178.60		28020	156.89			
C1-28	28	12702	12868	1.30		30.30	15.11	179.32		37800	210.79			
C2-28	28	12593	12760	1.33	1.33	30.30	15.03	177.42	178.21	39660	223.54	214.48	6.44	3.00
C3-28	28	12652	12823	1.35		30.40	15.05	177.89		37200	209.12			
C1-60	60	12783	13020	1.38		30.30	15.07	178.37		43440	243.54			
C2-60	60	12614	12843	1.43	1.44	30.20	15.03	177.42	178.29	42240	238.08	246.00	7.64	3.11
C3-60	60	12630	12821	1.50		30.30	15.10	179.08		45900	256.31			

ตารางที่ 5.1.12

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ี่เ้ากกลม (RHA) : ี่เ้าลอย (FA) = 70 : 10 : 20
Slump 9.50 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลาปม (วัน)	น้ำหนักตัวอย่างก่อนลงปม(g)	น้ำหนักตัวอย่างหลังลงปม(g)	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของแท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลังประลัย (kg)	ความเค้นประลัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน
C1-3	3	12738	12810	0.57		30.30	15.03	177.42		19140	107.88			
C2-3	3	12711	12775	0.50	0.59	30.20	15.09	178.84	178.21	17520	97.96	104.17	4.42	4.24
C3-3	3	12377	12462	0.69		30.40	15.07	178.37		19020	106.63			
C1-7	7	12561	12630	0.55		30.20	15.04	177.66		20580	115.84			
C2-7	7	12379	12474	0.77	0.63	30.20	15.07	178.37	177.97	20340	114.03	119.35	6.28	5.26
C3-7	7	12707	12781	0.58		30.40	15.05	177.89		22800	128.17			
C1-14	14	12598	12709	0.88		30.50	15.07	178.37		23700	132.87			
C2-14	14	12704	12813	0.86	0.85	30.20	15.04	177.66	177.89	25500	143.53	141.22	6.09	4.31
C3-14	14	12497	12599	0.82		30.20	15.04	177.66		26160	147.25			
C1-28	28	12680	12702	0.88		30.20	15.06	178.13		35820	201.09			
C2-28	28	12845	12958	0.88	0.89	30.40	15.07	178.37	178.05	33780	189.38	190.72	7.98	4.18
C3-28	28	12663	12748	0.91		30.40	15.04	177.66		32280	181.69			
C1-60	60	12647	12775	1.01		30.30	15.07	178.37		38880	217.97			
C2-60	60	12473	12610	1.10	10.6	30.30	15.09	178.84	178.37	44220	247.26	235.24	12.52	5.32
C3-60	60	12379	12513	1.08		30.40	15.05	177.89		42780	240.48			

ตารางที่ 5.1.13

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ี่เ็น้ากกลม (RHA) : ี่เ็น้ากลบ (FA) = 70 : 15 : 15
Slump 9.00 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลา เวลาบ่ม (วัน)	น้ำหนัก ตัวอย่างก่อน ลบม(g)	น้ำหนัก ตัวอย่างหลัง ลบม(g)	เปอร์เซ็นต์ การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของ	ขนาดเส้น	พื้นที่	Average (cm.*cm.)	กำลัง ประตึย (kg)	ความเค้น	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ ของความ แปรปรวน
						น้ทงตัวอย่าง (cm.)	ผ่าทงก่กกลาง (cm.)	รับแรง (cm.*cm.)			ประตึย (ksc)			
C1-3	3	12695	12770	0.59	0.58	30.30	15.11	179.32	178.84	21060	117.44	130.74	10.21	7.81
C2-3	3	12610	12694	0.67		30.40	15.09	178.84		25440	142.25			
C3-3	3	12645	12708	0.49		30.30	15.07	178.37		23640	132.53			
C1-7	7	12584	12655	0.56	0.64	30.30	15.09	178.84	178.29	28260	158.02	160.51	12.79	7.97
C2-7	7	12470	12561	0.73		30.40	15.04	177.66		25980	146.23			
C3-7	7	12552	12632	0.64		30.20	15.07	178.37		31620	177.27			
C1-14	14	12646	12758	0.88	0.87	30.30	15.01	176.95	177.74	37080	209.55	204.12	5.76	2.82
C2-14	14	12710	12825	0.90		30.20	15.03	177.42		34800	196.14			
C3-14	14	12470	12575	0.84		30.30	15.09	178.84		36960	206.66			
C1-28	28	12500	12621	0.96	1.03	30.40	15.04	177.66	178.29	37920	213.44	220.41	6.90	3.13
C2-28	28	12582	12720	1.09		30.30	15.07	178.37		38880	217.97			
C3-28	28	12548	12680	1.05		30.30	15.09	178.84		41100	229.81			
C1-60	60	12451	12598	1.18	1.13	30.20	15.04	177.66	177.97	41520	233.70	241.05	8.29	3.44
C2-60	60	12520	12647	1.01		30.20	15.07	178.37		42240	236.81			
C3-60	60	12584	12735	1.20		30.30	15.50	177.89		44940	252.63			

ตารางที่ 5.1.14

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ี่เ้าเ้ากลม (RHA) : ี่เ้าเ้ากลม (FA) = 70 : 20 : 10
Slump 8.50 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลา (วัน)	น้ำหนัก ตัวอย่างก่อน ลบน้ำม(g)	น้ำหนัก ตัวอย่างหลัง ลบน้ำม(g)	เปอร์เซ็นต์ การดูดน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของ แท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่ รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลัง ประลัย (kg)	ความเค้น ประลัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ ของควม แปรปรวน
C1-3	3	12346	12437	0.74	0.74	30.40	15.11	179.32	178.61	17160	95.69	99.58	9.08	9.12
C2-3	3	12459	12556	0.78		30.30	15.09	178.84		16260	90.92			
C3-3	3	12460	12546	0.69		30.30	15.04	177.66		19920	112.12			
C1-7	7	12594	12684	0.71	0.81	30.30	15.03	177.42	178.45	23220	130.87	128.72	5.74	4.46
C2-7	7	12547	12658	0.88		30.20	15.09	178.84		24060	134.53			
C3-7	7	12460	12565	0.84		30.30	15.10	179.08		21660	120.95			
C1-14	14	12393	12504	0.90	0.89	30.20	15.11	179.32	178.69	31080	173.32	162.50	7.72	4.75
C2-14	14	12477	12582	0.84		30.40	15.10	179.08		27900	155.79			
C3-14	14	12499	12615	0.93		30.30	15.04	177.66		28140	158.39			
C1-28	28	12432	12555	0.90	1.12	30.30	15.09	178.84	178.29	31320	175.13	184.55	7.39	4.00
C2-28	28	12370	12525	1.25		30.20	15.04	177.66		34320	193.18			
C3-28	28	12415	12567	1.22		30.30	15.07	178.37		33060	185.34			
C1-60	60	12512	12675	1.30	1.27	30.30	15.08	178.60	178.68	41100	230.12	222.74	5.22	2.34
C2-60	60	12488	12638	1.20		30.40	15.08	178.60		39120	219.03			
C3-60	60	12263	12423	1.30		30.50	15.09	178.84		39180	219.08			

ตารางที่ 5.1.15

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ี่เ้าาณลล (RHA) : ี่เ้าาลล (FA) = 70 : 25 : 5
Slump 8.50 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลาบ่ม (วัน)	น้ำหนัก ตัวอย่างก่อนลจปม (g)	น้ำหนัก ตัวอย่างหลังลจปม (g)	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของแท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลังประลัย (kg)	ความเค้นประลัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน
C1-3	3	12341	12412	0.58	0.66	30.40	15.09	178.84	178.76	18540	103.67	94.09	7.36	7.82
C2-3	3	12374	12470	0.78		30.30	15.07	178.37		15300	85.78			
C3-3	3	12466	12544	0.63		30.20	15.10	179.08		16620	92.81			
C1-7	7	12527	12614	0.69	0.74	30.50	15.06	178.13	178.21	22980	129.00	136.68	6.43	4.70
C2-7	7	12538	12632	0.75		30.40	15.03	177.42		24180	136.29			
C3-7	7	12345	12444	0.79		30.30	15.10	179.08		25920	144.74			
C1-14	14	12493	12587	0.75	0.84	30.40	15.04	177.66	178.53	29460	165.82	160.55	4.52	2.82
C2-14	14	12295	12398	0.84		30.30	15.10	179.08		27720	154.79			
C3-14	14	12375	12489	0.92		30.30	15.09	178.84		28800	161.04			
C1-28	28	12299	12425	1.02	1.05	30.20	15.11	179.32	178.37	38280	213.47	215.29	5.62	2.61
C2-28	28	12276	12402	1.03		30.20	15.04	177.66		39600	222.90			
C3-28	28	12263	12398	1.10		30.50	15.06	178.13		37320	209.51			
C1-60	60	12198	12328	1.07	1.16	30.40	15.04	177.66	178.13	39960	224.92	227.81	7.82	3.43
C2-60	60	12312	12463	1.23		30.20	15.07	178.37		39240	220.00			
C3-60	60	12543	12693	1.19		30.20	15.07	178.37		42540	238.50			

ตารางที่ 5.1.16

Compressive Strength

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) : ระเบิด้ากลบ (RHA) : ระเบิด้าลอย (FA) = 70 : 30 : 0
Slump 8.00 cm.

ตัวอย่าง	ระยะเวลาบ่ม (วัน)	น้ำหนักตัวอย่างก่อนบ่ม (g)	น้ำหนักตัวอย่างหลังบ่ม (g)	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ (%)	Average (%)	ความสูงของแท่งตัวอย่าง (cm.)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (cm.)	พื้นที่รับแรง (cm.*cm.)	Average (cm.*cm.)	กำลังประลัย (kg)	ความเค้นประลัย (ksc)	Average (ksc)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD.	สัมประสิทธิ์ของความปลอดภัย
C1-3	3	12277	12357	0.65		30.20	15.09	178.84		20820	116.42			
C2-3	3	12546	12448	0.23	0.76	30.20	15.09	178.84	178.68	20460	114.40	119.77	6.23	5.20
C3-3	3	12689	12791	0.80		30.40	15.07	178.37		22920	128.50			
C1-7	7	12272	12379	0.87		30.30	15.04	177.66		23880	134.41			
C2-7	7	12295	12387	0.75	1.82	30.20	15.11	179.32	178.77	26040	145.21	137.28	5.70	4.15
C3-7	7	12403	12507	0.84		30.30	15.11	179.32		23700	132.16			
C1-14	14	12356	12471	0.93		30.30	15.09	178.84		28080	157.01			
C2-14	14	12687	12794	0.84	0.89	30.20	15.04	177.66	178.05	25380	142.86	152.87	7.11	4.65
C3-14	14	12383	12494	0.90		30.30	15.04	177.66		28200	158.73			
C1-28	28	12328	12460	1.07		30.20	15.06	178.13		30540	171.14			
C2-28	28	12442	12579	1.10	1.03	30.30	15.07	178.32	178.61	37260	208.89	190.25	15.41	8.10
C3-28	28	12504	12619	0.92		30.20	15.11	179.32		34200	190.72			
C1-60	60	12354	12480	1.02		30.20	15.04	177.66		42900	241.47			
C2-60	60	12435	12571	1.09	1.12	30.20	15.06	178.13	177.97	40620	228.03	230.60	8.03	3.48
C3-60	60	12369	12524	1.25		30.20	15.06	178.13		39600	222.31			

ตาราง 5.1.17	ตารางค่ากำลังการรับแรงอัดของคอนกรีตผสม				
ส่วนผสม	ค่าความเค้นอัด (KSC.)				
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ไข่ไก่ : ไข่ไก่ลอย	บ่ม 3 วัน	บ่ม 7 วัน	บ่ม 14 วัน	บ่ม 28 วัน	บ่ม 60 วัน
100:0:0	139.71	173.75	223.77	258.74	276.45
90:0:10	120.88	154.91	187.26	215.15	238.79
90:5:5	133.86	147.36	185.78	218.47	257.67
90:10:0	129.00	145.84	190.47	208.91	227.50
80:0:20	124.09	142.41	171.06	199.44	229.28
80:5:15	131.03	143.96	173.76	215.62	251.60
80:10:10	118.06	150.81	184.08	206.90	247.68
80:15:5	133.05	168.49	192.73	217.53	241.65
80:20:0	122.86	141.84	169.60	210.61	227.83
70:0:30	94.45	102.21	121.16	188.51	218.99
70:5:25	118.03	135.57	162.19	214.48	246.00
70:10:20	104.17	119.35	141.22	190.72	235.24
70:15:15	130.74	160.51	204.12	220.41	241.05
70:20:10	99.58	128.78	162.50	184.55	222.74
70:25:5	94.09	136.68	160.55	215.29	227.81
70:30:0	119.77	137.26	152.87	190.25	230.60


ตาราง 5.1.18	ตารางค่ากำลังการรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเทียบจากคอนกรีต 100 : 0 : 0 ที่บ่ม 28 วัน									
ส่วนผสม	ค่าความเค้นอัด (KSC.)									
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซีดีแกลบ : ซีดีาลอย	บ่ม 3 วัน		บ่ม 7 วัน		บ่ม 14 วัน		บ่ม 28 วัน		บ่ม 60 วัน	
	% เทียบกับ	ผลต่างของ %	% เทียบกับ	ผลต่างของ %	% เทียบกับ	ผลต่างของ %	% เทียบกับ	ผลต่างของ %	% เทียบกับ	ผลต่างของ %
	100 : 0 : 0		100 : 0 : 0		100 : 0 : 0		100 : 0 : 0		100 : 0 : 0	
100:0:0	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
90:0:10	86.52	-13.48	89.16	-10.84	83.68	-16.32	83.15	-16.85	86.38	-13.62
90:5:5	95.81	-4.19	84.81	-15.19	83.02	-16.98	84.44	-15.56	93.21	-6.79
90:10:0	92.33	-7.67	83.94	-16.06	85.12	-14.88	80.74	-19.26	82.29	-17.71
80:0:20	88.82	-11.18	81.96	-18.04	76.44	-23.56	77.08	-22.92	82.94	-17.06
80:5:15	93.79	-6.21	82.85	-17.15	77.65	-22.35	83.33	-16.67	91.01	-8.99
80:10:10	84.50	-15.50	86.80	-13.20	82.26	-17.44	79.96	-20.04	89.59	-10.41
80:15:5	95.23	-4.77	96.97	-3.03	86.13	-13.87	84.07	-15.93	87.23	-12.77
80:20:0	87.94	-12.06	81.63	-18.37	75.79	-24.21	81.40	-18.60	82.41	-17.59
70:0:30	67.60	-32.40	58.83	-41.17	54.14	-45.86	72.86	-27.14	79.22	-20.78
70:5:25	84.48	-15.52	78.03	-21.97	72.48	-27.52	82.89	-17.11	88.99	-11.01
70:10:20	74.56	-25.44	68.69	-31.31	63.11	-36.89	73.71	-26.29	85.09	-14.91
70:15:15	93.58	-6.42	92.38	-7.62	91.22	-8.78	85.19	-14.81	87.19	-12.81
70:20:10	71.28	-28.72	74.12	-25.88	72.62	-27.38	71.33	-28.67	80.57	-19.43
70:25:5	67.35	-32.65	78.66	-21.34	71.75	-28.25	83.21	-16.79	82.41	-17.59
70:30:0	85.73	-14.27	79.00	-31.68	68.32	-31.68	73.53	-26.47	83.41	-16.59

ตาราง 5.1.19	ตารางเปรียบเทียบค่าความเค้นอัดของคอนกรีต 100: 0 : 0 ที่ 28 วัน กับคอนกรีตผสมที่ 60 วัน		
ส่วนผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซีดีแกลบ : ซีดีสอย	ค่าความเค้นของส่วนผสม 100 : 0 : 0 ที่ 28 วัน เปรียบเทียบกับส่วนผสมต่างๆที่ 60 วัน KSC.	ค่าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)	ผลต่างเปรียบเทียบ (%)
100:0:0	258.74	100.00	0.00
90:0:10	238.79	92.29	-7.71
90:5:5	257.67	99.59	-0.41
90:10:0	227.50	87.93	-12.07
80:0:20	229.28	88.61	-11.39
80:5:15	251.60	97.24	-2.76
80:10:10	247.68	95.73	-4.27
80:15:5	241.65	93.20	-6.80
80:20:0	227.83	88.05	-11.95
70:0:30	218.99	84.64	-15.36
70:5:25	246.00	95.08	-4.92
70:10:20	235.24	90.92	-9.08
70:15:15	241.05	93.16	-6.84
70:20:10	222.74	86.09	-13.91
70:25:5	227.81	88.05	-11.95
70:30:0	230.60	89.12	-10.88

ตาราง 5.1.20	ตารางการรับแรงอัดที่เพิ่มขึ้นหลังจาก 28 วัน		
ส่วนผสม	ระยะเวลาการบ่ม		
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ไข่ไก่กลบ : ไข่ไก่ลอย	บ่ม 28 วัน	บ่ม 60 วัน	% ที่เพิ่มขึ้น
100:0:0	258.74	276.45	6.84
90:0:10	215.15	238.79	10.99
90:5:5	218.47	257.67	17.94
90:10:0	208.91	227.50	8.90
80:0:20	199.44	229.28	14.96
80:5:15	215.62	251.60	16.69
80:10:10	206.90	247.68	19.71
80:15:5	217.53	241.65	11.09
80:20:0	210.61	227.83	8.18
70:0:30	188.51	218.99	16.17
70:5:25	214.48	246.00	14.70
70:10:20	190.72	235.24	23.34
70:15:15	220.41	241.05	9.36
70:20:10	184.55	222.74	20.69
70:25:5	215.29	227.81	5.82
70:30:0	190.25	230.60	21.21


DEVELOPMENT OF COMPRESSIVE STRENGTH

ปูนซีเมนต์: ไข่ไก่: ทราย: ละเอียด



DEVELOPMENT OF COMPRESSIVE STRENGTH

ปูนซีเมนต์: ไข่ไก่: ทราย: ทรายละเอียด



รูปที่ 5.1.2

ระยะเวลาบ่ม (วัน)

□ 100:0:0

+ 80:0:0:20

◇ 80:5:15


△ 80:10:10

× 80:15:5

▽ 80:20:0

DEVELOPMENT OF COMPRESSIVE STRENGTH

ปูนซีเมนต์ทำชั้นใต้ถอยระดับถนน



รูปที่ 5.1.3

ระยะเวลาบ่ม (วัน)


□ 100:0:0

+ 70:0:30

◇ 70:30:0


DEVELOPMENT OF COMPRESSIVE STRENGTH

ปูนซีเมนต์ที่: 1:1:1:1:1




DEVELOPMENT OF COMPRESSIVE STRENGTH

ปูนซีเมนต์ที่: 1:1:1, 1:1:2, 1:1:3




DEVELOPMENT OF COMPRESSIVE STRENGTH

ปูนซีเมนต์: ไข่ไก่: ทราย: ไข่แดง



DEVELOPMENT OF COMPRESSIVE STRENGTH

ปูนซีเมนต์ที่:ซีได้ลดลง:ซีได้แก่ลด



DEVELOPMENT OF COMPRESSIVE STRENGTH

ปูนซีเมนต์: ไข่แดง: ทราย: ไข่ขาว

