

คอนกรีตผสมข้าด้วยซีเมนต์เพสต์

REMIXED CONCRETE BY USING CEMENT PASTE



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2536

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

033281

**REMIXED CONCRETE BY USING CEMENT PASTE**



**A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN FULFILLMENT**

**OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE**

**BACHELOR OF CONSTRUCTION ENGINEER**

**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ลงเวลาให้ว่าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
**KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**1993**

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ใบรับรองโครงการงานพิเศษ

หัวข้อโครงการงานพิเศษ คอนกรีตผสมช้ำด้วยซีเมนต์เพสต์

REMIXED-CONCRETE BY USING CEMENT PASTE

นักศึกษา นายวีระชัย วิเศษภู่วโรดม รหัสประจำตัว 33100363  
นางสาวสิริเลขา ผู้เลื่องลือ รหัสประจำตัว 33100420  
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง  
ภาควิชา วิศวกรรมโยธา  
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศิริวัฒน์ ไชยชนะ

คณะกรรมการสอบโครงการงานพิเศษ	ลายมือชื่อ
อาจารย์ศิริวัฒน์ ไชยชนะ	.....
อาจารย์อานวย พานิชกุลพงศ์	.....
อาจารย์สฤกุล ท่อวโนทยาน	.....

ภาควิชาวิศวกรรมโยธารับรองแล้ว

.....

(นายสุรัตน์ หวังเจริญ)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่... 29 ... เดือน... พฤษภาคม ... พ.ศ. 2537

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## คอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์เพสต์

Remixed Concrete by using Cement-paste

โดย นายวีระชัย วิศิษฐ์วโรดม

นางสาวสิริเลขา ผู้เลื่องลือ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศิริวัฒน์ ไชยชนะ

### บทคัดย่อ

ในโครงการวิจัยนี้ แบ่งการศึกษาเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกศึกษาเวลาการผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต และช่วงที่สอง ศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์เพสต์ คุณสมบัติของคอนกรีตที่ทำการศึกษาคือ ค่ากำลังอัดประลัยและความสามารถเทได้ของคอนกรีต โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้ จะศึกษาถึงผลกระทบของปริมาณและอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ของซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเพิ่มต่อคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซ้ำ เนื่องจากซีเมนต์เพสต์เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาถูก และมีผลทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตผสมซ้ำดีขึ้น ดังนั้นผลการศึกษาในโครงการวิจัยนี้สามารถนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกใช้คอนกรีตผสมซ้ำ เพื่อใช้แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพงานจริง

### ABSTRACT

This special project is separated into 2 parts. First part is about the studying of the ultimate strength and workability of concret due to the different mixing time, and in the second part is the studying about the effect of quantities and water cement ratio of cement-paste to the remixed concrete. Because of the cement-paste is cheap, avialable material and usable to make the better properties of concrete. Then, the conclusion of this special project can be used to make the decision of solving problems in concrete-work.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

ในการทำปริญญาเอน์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ผศ. ศิริวัฒน์ ไชยชนะ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวความคิดต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้

งานวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่จาก คุณมานพ เวศน์วัฒน์ และบริษัท กาญจนาคอนกรีต จำกัด นอกจากนี้ยังมี คุณบุญเลิศ สมบัติวงศ์ และเพื่อนที่ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งร่างกายแรงใจในงานวิจัยนี้สำเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เขียนจึงใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นายวีระชัย วิเศษวโรดม  
น.ส. สิริเลขา ผู้เลื่องลือ

ผู้จัดทำโครงการ

## คำนำ

รายงานการศึกษาโครงการพิเศษฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา SPECIAL PROJECT ตามหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2536 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่างๆของซีเมนต์พิเศษที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซ้ำ ทั้งนี้อาศัยการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากผลการทดสอบและจากบทความทางวิชาการ

ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเลือกใช้คอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์พิเศษแก่ผู้ที่สนใจได้บ้าง

ผู้จัดทำ

นายวีระชัย วิเศษสุวรรณ

นางสาวสิริเลขา ผู้เลื่องลือ

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อไทย	I
บทคัดย่ออังกฤษ	I
กิตติกรรมประกาศ	II
คำนำ	III
สารบัญตาราง	VII
สารบัญภาพ	XI
บทที่	
1. บทนำ	
1.1 ความนำ	1
1.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.3 งานวิจัยที่ผ่านมา	3
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	4
1.5 ขอบเขตการศึกษา	4
1.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
2. ทฤษฎี	
2.1 พฤติกรรมของคอนกรีต	6
2.2 คุณสมบัติของคอนกรีตสด	12
2.3 คุณสมบัติของวัสดุผสมในคอนกรีต	17
2.4 คุณสมบัติของน้ำยาผสมคอนกรีต	21
2.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีต	26

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. การทดสอบคุณสมบัติวัสดุผสม	
3.1 การทดสอบคุณสมบัติของมวลรวม	30
3.2 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตสด	31
3.3 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว	32
3.4 การประเมินผลการทดสอบกำลังต้านทานของคอนกรีต	33
4. วิธีทดสอบโครงการวิจัย	
4.1 ศึกษาเวลาการผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต	35
4.2 ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์พิเศษ	36
5. ผลการทดสอบ	
5.1 การศึกษาเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต	40
5.1.1 ผลการทดสอบผลกระทบของเวลาผสมที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตชนิดธรรมดา	40
5.1.2 การทดสอบผลกระทบของเวลาผสมที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตผสมสารหน่วง	40
5.2 ผลการทดสอบเวลาการก่อตัวของคอนกรีต	40
5.3 การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์พิเศษ	47
5.3.1 ผลการทดสอบผลกระทบของปริมาณซีเมนต์พิเศษเพิ่มต่อค่ายุบตัวของคอนกรีตก่อนการผสมซ้ำ	47
5.3.2 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม (0.66)	47
5.3.3 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56)	47
5.3.4 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซ้ำ	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) ประโยชน์ 47 การค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.3.5 ผลการทดสอบเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมข้าด้วยซีเมนต์เพสต์	61
6. การวิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบ	
6.1 การศึกษาเวลาการผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต	63
6.2 การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตผสมข้าด้วยซีเมนต์เพสต์	63
6.3 ประเมินผลการทดสอบ	67
7. สรุปผลการทดสอบ และข้อเสนอแนะ	69
เอกสารอ้างอิง	74
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. ผลการทดสอบเวลาที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต	76
ภาคผนวก ข. ผลการทดสอบคุณสมบัติคอนกรีตผสมข้าด้วยซีเมนต์เพสต์	89
ภาคผนวก ค. รายละเอียดคุณสมบัติของสารหน่วงการก่อตัวที่ใช้ในโครงการพิเศษ	117
ภาคผนวก ง. รูปประกอบโครงการวิจัย	128

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 แสดงร้อยละสะสมที่ผ่านตะแกรงของมวลรวมตามมาตรฐาน ASTM C33	19
ตารางที่ 2.2 แสดงมาตรฐานการทดสอบมวลรวม	20
ตารางที่ 3.1 แสดงคุณสมบัติของวัสดุผสมในโครงการวิจัย	31
ตารางที่ 3.2 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพคอนกรีต	34
ตารางที่ 5.1 ผลกระทบของเวลาที่มอดุลสมบัติของคอนกรีตชนิดธรรมดา	41
ตารางที่ 5.2 ผลกระทบของเวลาที่มอดุลสมบัติของคอนกรีตชนิดผสมสารหน่วง	42
ตารางที่ 5.3 ผลการทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต	40
ตารางที่ 5.4 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตช้ำ อัตราส่วน น้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม (0.66) ที่อายุ 7 วัน	49
ตารางที่ 5.5 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตช้ำ อัตราส่วน น้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม (0.66) ที่อายุ 14 วัน	50
ตารางที่ 5.6 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตช้ำ อัตราส่วน น้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม (0.66) ที่อายุ 28 วัน	51
ตารางที่ 5.7 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตช้ำ อัตราส่วน น้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) ที่อายุ 7 วัน	52
ตารางที่ 5.8 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตช้ำ อัตราส่วน น้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) ที่อายุ 14 วัน	53
ตารางที่ 5.9 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตช้ำ อัตราส่วน น้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) ที่อายุ 28 วัน	54
ตารางที่ 5.10 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตช้ำ อัตราส่วน น้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) ที่อายุ 7 วัน	55
ตารางที่ 5.11 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตช้ำ อัตราส่วน น้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) ที่อายุ 14 วัน	56

ตารางที่ 5.12 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตช้ำ อัตราส่วน น้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) ที่อายุ 28 วัน	57
ตารางที่ 7.1 แสดงขอบเขตค่าความยวบยและปริมาณของซีเมนต์เฟสค์ของคอนกรีต ผสมช้ำ	71
ตารางที่ 7.2 แสดงราคาคอนกรีตผสมช้ำด้วยซีเมนต์เฟสค์	72
ตารางที่ ก-1 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ชนิดธรรมดา ที่อายุ 7 วัน	77
ตารางที่ ก-2 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ชนิดธรรมดา ที่อายุ 7 วัน (ต่อ)	78
ตารางที่ ก-3 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ชนิดธรรมดา ที่อายุ 14 วัน	79
ตารางที่ ก-4 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ชนิดธรรมดา ที่อายุ 14 วัน (ต่อ)	80
ตารางที่ ก-5 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ชนิดธรรมดา ที่อายุ 28 วัน	81
ตารางที่ ก-6 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ชนิดธรรมดา ที่อายุ 28 วัน (ต่อ)	82
ตารางที่ ก-7 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ผสมสารหน่วง ที่อายุ 7 วัน	83
ตารางที่ ก-8 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ผสมสารหน่วง ที่อายุ 7 วัน (ต่อ)	84
ตารางที่ ก-9 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ผสมสารหน่วง ที่อายุ 14 วัน	85
ตารางที่ ก-10 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ผสมสารหน่วง ที่อายุ 14 วัน (ต่อ)	86

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ตารางที่ ๗-12	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) อายุ 7 วัน (ต่อ)	101
ตารางที่ ๗-13	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) อายุ 14 วัน	102
ตารางที่ ๗-14	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) อายุ 14 วัน (ต่อ)	103
ตารางที่ ๗-15	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) อายุ 14 วัน (ต่อ)	104
ตารางที่ ๗-16	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) อายุ 28 วัน	105
ตารางที่ ๗-17	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) อายุ 28 วัน (ต่อ)	106
ตารางที่ ๗-18	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) อายุ 28 วัน (ต่อ)	107
ตารางที่ ๗-19	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) อายุ 7 วัน	108
ตารางที่ ๗-20	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) อายุ 7 วัน (ต่อ)	109
ตารางที่ ๗-21	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) อายุ 7 วัน (ต่อ)	110
ตารางที่ ๗-22	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) อายุ 14 วัน	111
ตารางที่ ๗-23	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) อายุ 14 วัน (ต่อ)	112
ตารางที่ ๗-24	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์พิเศษ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) อายุ 14 วัน (ต่อ)	113

ตารางที่ ข-25	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้ำด้วยซีเมนต์เพชร อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) อายุ 28 วัน	114
ตารางที่ ข-26	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้ำด้วยซีเมนต์เพชร อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) อายุ 28 วัน (ต่อ)	115
ตารางที่ ข-27	ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังคอนกรีตผสมช้ำด้วยซีเมนต์เพชร อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) อายุ 28 วัน (ต่อ)	116
ตารางที่ ค-1	ผลการใช้คาราทาร์ด 17 ต่อเวลาเซ็ทตัวของคอนกรีต	121



## สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 รูปจำลองลำดับการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์กับน้ำโดยสังเขป	7
รูปที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดของคอนกรีตกับอัตราส่วนเจ็ล ต่อช่องว่าง	11
รูปที่ 2.3 แสดงผลกระทบของอุณหภูมิต่ออัตรากระเหยของน้ำในส่วนผสม	14
รูปที่ 2.4 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่อเวลาการก่อตัวเริ่มต้น ของคอนกรีต	15
รูปที่ 2.5 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่อเวลาการก่อตัวสุดท้าย ของคอนกรีต	16
รูปที่ 2.6 แสดงน้ำส่วนเกินในคอนกรีต	23
รูปที่ 2.7 แสดงการทำงานของน้ำยาพิเศษ	24
รูปที่ 4.1 แสดงวิธีดำเนินการทดลอง 4.1	38
รูปที่ 4.2 แสดงวิธีดำเนินการทดลอง 4.2	39
รูปที่ 5.1 แสดงผลกระทบของเวลาการผสมที่มีต่อกำลังอัดประลัยของ คอนกรีตชนิดธรรมดา	43
รูปที่ 5.2 แสดงผลกระทบของเวลาการผสมที่มีต่อกำลังอัดประลัยของ คอนกรีตผสมसानห่วย	44
รูปที่ 5.3 แสดงผลกระทบของเวลาการผสมที่มีต่อค่ายุบตัวของคอนกรีต	45
รูปที่ 5.4 เวลาการก่อตัวของคอนกรีต	46
รูปที่ 5.5 แสดงผลกระทบของปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเพิ่มต่อค่ายุบตัว ของคอนกรีตก่อนผสมซ้ำ	48
รูปที่ 5.6 แสดงผลกระทบของปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ เท่าเดิม (0.66) ต่อกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซ้ำ	58
รูปที่ 5.7 แสดงผลกระทบของปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์	

รูปที่ 5.8 แสดงผลกระทบของปริมาณซีเมนต์พิเศษที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) ต่อกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซี้	60
รูปที่ 5.9 แสดงการก่อตัวของคอนกรีตผสมซี้	62
รูปที่ ง-1 สถานที่ทำการทดสอบโครงการวิจัย โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท กาญจนาคอนกรีต จำกัด	129
รูปที่ ง-2 ไม้แบบที่ใช้ในโครงการวิจัย	129
รูปที่ ง-3 สারণการก่อตัว ดาราทาร์ด 17	130
รูปที่ ง-4 การทดสอบหาเวลาการก่อตัวของคอนกรีตสด	131
รูปที่ ง-5 การทดสอบหาเวลาค่าความสุบตัวของคอนกรีตสด	131
รูปที่ ง-6 ตัวอย่างทดสอบแบบลูกบาศก์ขนาด 15*15*15 ซม.	132
รูปที่ ง-7 การบ่มตัวอย่างทดสอบ	133
รูปที่ ง-8 การทดสอบหาลำลังอัดประลัยของคอนกรีต	134

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความนำ

คอนกรีต (concrete) เป็นสารผสมของวัสดุเนื้อหยาบที่มีขนาดต่างๆ ซึ่งประสานกันด้วยซีเมนต์กับวัสดุมวลละเอียด (fine aggregate) วัสดุมวลหยาบ (coarse aggregate) และน้ำซึ่งทำปฏิกิริยากับซีเมนต์ทำให้ซีเมนต์มีคุณสมบัติเป็นตัวประสานแทรกตามวัสดุผสม รวมตัวเป็นก้อนคอนกรีต โดยมวลทั้งหมดจะนำไปเทในขณะที่ยังอยู่ในภาชนะไม่คืนตัว (plastic) และจะแข็งตัวเมื่ออายุประมาณ 24 ชั่วโมง ภายใต้ภาวะการบ่ม (curing) ที่ถูกต้อง คอนกรีตจะสามารถทนแรงอัดได้ดีขึ้นเรื่อยๆตามอายุ

ในบางกรณีคอนกรีตจะใส่สารผสมเพิ่มร่วมด้วย เพื่อประโยชน์โดยเฉพาะบางประการ เช่น สารหน่วงการก่อตัว เป็นต้น โดยสารเคมีที่ใช้จะให้ผลแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและปริมาณของปูนซีเมนต์ที่ใช้ ขนาดรูปร่างและส่วนขนาดคละของวัสดุผสม สัดส่วนการผสม ระยะเวลาการผสม และอุณหภูมิ ดังนั้นในการเลือกใช้ จึงต้องศึกษาถึงส่วนผสมและข้อแนะนำของผู้ผลิตโดยละเอียด

สัดส่วนการผสมของคอนกรีต จะช่วยให้ได้คอนกรีตที่มีความแข็งแรงสูงในการทำงาน ทำให้คอนกรีตที่แข็งตัวมีกำลังและความคงทนตามที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าใช้สัดส่วนการผสมให้ดีเพียงใด ถ้าการผสมการล่าเลียง การเท การทำให้แน่น ตลอดจนการบ่มคอนกรีตทำได้ไม่ดีพอแล้วก็จะไม่ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพตามต้องการ

#### 1.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

งานก่อสร้างอาคารในปัจจุบันนิยมใช้คอนกรีตผสมเสร็จกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากจากผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นผู้รับผิดชอบคุณภาพของคอนกรีต โดยผู้ซื้อเพียงแต่ระบุ

เอกสารนี้ ความต้องการเกี่ยวกับค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตนั้น ค่าความยุบตัว หรือ คุณสมบัติ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พิเศษอื่นๆ ที่ผู้ซื้อต้องการ สารหน่วงการก่อตัวจัดเป็นสารผสมเพิ่มอย่างหนึ่งที่น่าจำเป็นสำหรับงานคอนกรีต เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยให้คอนกรีตก่อตัวช้ากว่าธรรมดา (เกินกว่า 1.5 ชั่วโมง) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์บางประการ เช่น กรณีที่ต้องส่งคอนกรีตผสมเสร็จไปยังงานก่อสร้างที่อยู่ในระยะทางไกลๆ การชนคอนกรีตผสมเสร็จอาจเกิดการจลาจลอยู่บนถนนนานๆ หรือกรณีเทคอนกรีตจำนวนมากๆซึ่งต้องการให้ต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณรอยต่อในการเท เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เมื่อผสมสารชนิดนี้จะทำให้กำลังของคอนกรีตในระยะ 3 วันแรกต่ำลงไป แต่ทว่าสารชนิดนี้มีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณน้ำด้วย (ประมาณ 5 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งเป็นผลให้คอนกรีตมีกำลังสูงในระยะหลัง และมีกำลังเท่ากับ หรือสูงกว่าคอนกรีตธรรมดาเมื่ออายุ 28 วัน

เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศในเขตร้อน อุณหภูมิอากาศอาจสูงถึง 33-39 องศาเซลเซียส ประกอบกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในหน้างาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเทคอนกรีต น้ำในคอนกรีตสดจึงระเหยออกมามากเกินไป เกิดการสูญเสียค่าสูญตัวของคอนกรีตอย่างรวดเร็ว ทำให้เทและทำงานยาก ซึ่งตามมาตรฐาน ASTM : C94 ได้กำหนดค่าสูญตัวที่สูญเสียต้องไม่เกิน 2.5 ซม. สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จที่มีค่าสูญตัวเริ่มต้นไม่เกิน 7.5 ซม. และค่าสูญตัวที่สูญเสียไม่เกิน 5 ซม. สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จที่มีค่าสูญตัวเกิน 7.5 ซม. และตามส่วนมาตรฐาน ASTM:C 94 ไม่ยอมรับวิธีเพิ่มค่าสูญตัวด้วยการเติมน้ำเพิ่ม ทั้งนี้เพราะการระเหยของน้ำในคอนกรีตสดไม่น่าเป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้เกิดการสูญเสียค่าการสูญตัว ดังนั้นในการควบคุมการก่อสร้างมักห้ามนำคอนกรีตสดที่ถูกผสมทิ้งและเริ่มก่อตัวแล้วนำไปใช้อีก เพราะเกรงว่าจะทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพด้อยทั้งความสามารถเทได้และกำลังรับแรงอัด คอนกรีตเหล่านี้จึงต้องนำไปเททิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ทำให้สิ้นเปลืองวัสดุโดยไม่จำเป็น

จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ การผสมช้าคอนกรีตผสมสารหน่วงจึงควรได้รับการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถเทได้ของคอนกรีตโดยไม่ทำให้กำลังรับแรงของคอนกรีตลดลง โดยโครงการวิจัยนี้ศึกษาการผสมช้าด้วยซีเมนต์เฟสท์ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายเหมาะแก่การแก้ปัญหาหน้างานที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ใช้คอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 1.3 งานวิจัยที่ผ่านมา

คอนกรีตหลังจากการผสมเสร็จแล้ว จะมีความสามารถเทได้ลดลงเนื่องจากผลของปฏิกิริยาไฮเดรชันที่ทำให้คอนกรีตเกิดการกระด้าง เกิดการก่อตัวและแข็งตัว คอนกรีตที่มีค่าความยุบตัวมากจะเทลงแบบได้ง่ายแต่ไม่สามารถทำให้แน่นได้ดีเท่าที่ควร แต่คอนกรีตที่มีค่าความยุบตัวต่ำจะเทลงแบบและทำให้แน่นได้ยากเช่นเดียวกัน จากการศึกษา (1) พบว่าคอนกรีตเมื่อถูกผสมไว้ค่าความยุบตัวจะลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งอุณหภูมิทำงานขณะนั้นประมาณ 30 องศาเซลเซียส ค่ายุบตัวของคอนกรีตผสมเสร็จที่ล่าช้าลง โดยรถขนคอนกรีตมีค่าลดลงโดยไม่เป็นที่สังเกตมากนักในช่วง 100 นาทีแรก แต่หลังจากนั้นค่ายุบตัวจะลดลงอย่างรวดเร็วมากจนถึงเวลา 160 นาที ค่ายุบตัวมีค่าน้อยมากจนทำให้เทลงแบบและทำให้แน่นได้ยาก (1, 2) การผสมช้าคอนกรีตถ้าไม่มีการเติมน้ำเพิ่มจะทำให้กำลังอัดประลัยของคอนกรีตมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ถ้ายืดเวลาก่อนการผสมช้าให้ยาวขึ้นพบว่าที่เวลาก่อนการผสมช้าประมาณ 60 - 120 นาที จะทำให้ความสามารถเทได้ของคอนกรีตผสมช้ามีค่าต่ำเกินไปหรือไม่สามารถทำงานได้

วิธีเพิ่มความสามารถเทได้ของคอนกรีตผสมช้า (2) โดยเติมน้ำเพิ่มในการผสมช้า ซึ่งใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ประเภท 1  $250 \text{ kg/m}^3$  อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.64 ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 21-27 องศาเซลเซียส เติมน้ำเพิ่มให้มีค่ายุบตัวใกล้เคียงกับคอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม่ คือมีค่ายุบตัวประมาณ 8 - 10 ซม. ซึ่งจะต้องเติมเติมน้ำในการผสมช้า 9.4, 18.8 และ 40.6 % ที่เวลาผสมช้า 1, 2 และ 3 ชั่วโมงตามลำดับ มีผลให้กำลังอัดประลัยลดลง 17, 21 และ 40 % ตามลำดับ จากการศึกษา (3) การเพิ่มความสามารถเทได้โดยการนำคอนกรีตเก่าที่ผสมทิ้งไว้มาผสมกับคอนกรีตใหม่ที่มีส่วนผสมเหมือนคอนกรีตเก่า อัตราส่วนคอนกรีตเก่าต่อคอนกรีตใหม่ 3 : 1, 1 : 1 และ 1 : 3 จะทำให้ยืดเวลาการผสมช้าได้เป็น 90, 120 และ 150 นาทีตามลำดับ โดยยังมีความสามารถเทได้ดีอยู่ และกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมช้าที่อัตราส่วนและเวลาดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 25.3, 5.2 และ 2.9 % ตามลำดับ

นอกจากนี้ การเพิ่มความสามารถเทได้อีกวิธีหนึ่ง(4) คือ การใช้สารลดน้ำพิเศษ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยใช้สารลดน้ำพิเศษตามมาตรฐาน ASTM:C 494 ชนิด F เติมในส่วนผสมคอนกรีตก่อนการผสมซ้ำในอัตราระหว่าง 0 - 6 % ของ นน.ซีเมนต์ในส่วนผสม ผลการศึกษาพบว่าปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาก่อนการผสมซ้ำ 1, 2 และ 3 ชม. พบว่าควรจะเป็น 0.2, 2 และ 4 % ของน้ำหนักซีเมนต์ตามลำดับ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. ศึกษาเวลาการผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีตธรรมดา และคอนกรีตผสมสารหน่วง
2. ศึกษาผลกระทบของซีเมนต์เฟสท์ที่มีต่อค่าความยวบตัวของคอนกรีตผสมสารหน่วง
3. ศึกษาผลกระทบของซีเมนต์เฟสท์ ที่มีผลต่อค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมสารหน่วง
4. สามารถนำผลการศึกษาของโครงการวิจัย เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้คอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์เฟสท์ได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

#### 1.5 ขอบเขตการศึกษา

ตอนที่ 1 ศึกษาเวลาการผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต

1. ในโครงการวิจัยนี้ใช้คอนกรีตผสมเสิร์ฟชนิดธรรมดา และคอนกรีตผสมสารหน่วง กำหนดให้ค่าความยวบตัว  $10 \pm 2.5$  ซม. ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตแบบลูกบาศก์  $15*15*15$  ซม.เท่ากับ 240 กก./ตร.ซม.

2. เวลาการผสมที่ศึกษาคือที่ 0, 30, 60, 120, 150 ,180 นาทีสำหรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 คอนกรีตชนิดธรรมดา และที่เวลา 0, 60, 120, 150, 180, 210 นาที สำหรับ  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## คอนกรีตผสมสำรหน่ง

3. คุณสมบัติของคอนกรีตที่พิจารณาคือ ค่าความขุบตัวและค่ากำลังอัดประลัยที่คอนกรีตอายุ 7, 14 และ 28 วัน

### ตอนที่ 2 ศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์เพสต์

1. ในโครงการงานวิจัยนี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และสำรหน่งการก่อตัวกลุ่ม D ตามมาตรฐาน ASTM : C 494

2. ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้ในการออกแบบ 240 กก./ตร.ซม. โดยทดสอบกำลังอัดประลัยที่คอนกรีตอายุ 7, 14, 28 วัน

3. ตัวแปรในการทดสอบและช่วงของตัวแปร มีดังนี้

ช่วงเวลาก่อนการผสมซ้ำนับจากเวลาผสมเริ่มต้น	ระหว่าง	150 - 210	นาที
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ของซีเมนต์เพสต์	ระหว่าง	0.56 - 0.76	
ค่าความขุบตัวที่ใช้	ระหว่าง	7.5 - 12.5	ซม.
ปริมาณของซีเมนต์ผสมเพิ่มต่อคอนกรีตผสมซ้ำ 1 ลบ.ม.	ระหว่าง	30 - 250	กก.

### 1.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบผลกระทบของเวลาผสมที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตชนิดธรรมดา และคอนกรีตผสมสำรหน่ง

2. ทราบผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ของซีเมนต์เพสต์ ที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตผสมสำรหน่ง

3. สามารถนำผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจใช้คอนกรีตผสมซ้ำให้ประหยัดและเกิดประโยชน์ได้อีก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำรหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### ทฤษฎี


#### 2.1 พฤติกรรมของคอนกรีต

**โครงสร้างรวมของคอนกรีต** เมื่อจะพิจารณาถึงธรรมชาติของคอนกรีต จะต้องนึกถึงคอนกรีตในสภาพที่โครงสร้างเกิดจากองค์ประกอบ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ มวลรวม กับ ซีเมนต์เฟสท์ และโดยที่ปริมาตรของคอนกรีตสดที่กระทุ้งจนแน่นมีค่าสูงกว่าปริมาตรที่กระทุ้งจนแน่นของมวลรวมที่ประกอบกันเป็นคอนกรีตนั้นอยู่มาก จึงแสดงว่า อนุภาคแต่ละชั้นของมวลรวมจะฝังตัวและถูกหุ้มแยกจากกันด้วยซีเมนต์เฟสท์ (และโพรงอากาศ) ซึ่งยึดกันไว้จากการที่คอนกรีตสดมีสภาพพลาสติก นอกจากนั้นเมื่อสิ่งเกิดดูหน้าตัดส่วนที่แตกออกจากกันของคอนกรีตที่แข็งตัว จะพบว่าอนุภาคแต่ละชั้นของมวลรวมไม่เพียงแต่จะถูกแยกออกจากกันในสภาพที่เป็นคอนกรีตสดเท่านั้น แต่ยังถูกแยกออกจากกันแม้ในสภาพที่แข็งตัวแล้วด้วย จากโครงสร้างคอนกรีตดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า ความแข็งแรงของคอนกรีตนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกลุ่มมวลรวมที่จัดตัวแน่น แต่จะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของซีเมนต์เฟสท์ และความแข็งแรงของอนุภาครวมแต่ละชั้น และสำหรับคอนกรีตโดยทั่วไปแล้ว ซีเมนต์เฟสท์จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าอนุภาคมวลรวมแต่ละชั้น ดังนั้น โครงสร้างและความแข็งแรงของซีเมนต์เฟสท์ จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการพิจารณาถึงความแข็งแรงของคอนกรีต

**โครงสร้างของซีเมนต์เฟสท์** ซีเมนต์เฟสท์สดก็คือ การกระจายของอนุภาคซีเมนต์ในน้ำ ซึ่งจะมีการจัดตัวเป็นโครงสร้าง เนื่องจากอิทธิพลของแรงดึงดูดและแรงผลักระหว่างอนุภาคซีเมนต์ด้วยกัน การจัดตัวดังกล่าวเกิดมาจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างองค์ประกอบต่างๆของซีเมนต์กับน้ำ ซึ่งผลจากปฏิกิริยาทางเคมีดังกล่าว เรียกว่า "ไฮเดรทซีเมนต์" และปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเรียกกันว่า "ปฏิกิริยาไฮเดรชัน" ถึงแม้ไฮเดรทซีเมนต์จะเป็นผลอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาทางเคมี แต่สมบัติในการรับแรงของซีเมนต์เฟสท์ หรือคอนกรีตที่แข็งตัว กลับไม่ค่อยมีผลเนื่องมาจากส่วนประกอบทางเคมีของ

ดังจะกล่าวตามลำดับดังนี้

รูปที่ 2.1 รูปจำลองลำดับการเกิดปฏิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์กับน้ำโดยสังเขป



รูปที่ 2.1 (ก) ถึง (ง) เป็นรูปแบบจำลองลำดับการเกิดปฏิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์กับน้ำโดยสังเขป เมื่อผสมซีเมนต์กับน้ำเข้าด้วยกัน จะเกิดซีเมนต์เฟสที่มีลักษณะพลาสติกขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะอนุภาคของซีเมนต์ (และฟองอากาศ) จะกระจายแผ่ไปทั่วในน้ำ แต่เหตุผลสำคัญกว่านี้ก็คือเกิดแรงระหว่างอนุภาคที่พยายามดึงให้อนุภาคมารวมกัน และในขณะที่เดี่ยวกันั้นก็ป้องกันไม่ให้อนุภาคถึงกับเข้ามาแตะกัน สภาพดังกล่าวเกิดจากแรงดึงดูด และแรงผลักระหว่างอนุภาคของซีเมนต์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคซีเมนต์ในที่นี้คือ van der Waals force ส่วนแรงผลักระหว่างอนุภาคซีเมนต์นั้นเกิดจาก electrostatic repulsion และ disjoining pressure ดังนั้นอนุภาคซีเมนต์ที่แขวนลอยในน้ำจะจัดระยะห่างจากกัน โดยมีพลังงานศักย์ที่เกิดจากแรงระหว่าง

เอกสารนี้ภาคทั้งสองมีค่าน้อยที่สุดหรือ (6) ได้แสดงในรูปที่ 2.1 (ก) ไม่นิยามให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อซีเมนต์สัมผัสน้ำก็จะเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันขึ้นทันที โดยเกิดที่บริเวณผิวของเม็ดซีเมนต์ก่อน ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างองค์ประกอบของซีเมนต์กับน้ำนี้จะทำให้เกิดของแข็งในสภาพใหม่ขึ้น อันประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ "อนุภาคเจล" ซึ่งมีขนาดอยู่ในช่วงคอลลอยด์ (นักเคมีเรียกอนุภาคในสารละลายที่มีขนาดใหญ่กว่า 1  $\mu\text{m}$  แต่เล็กกว่า 200  $\mu\text{m}$  ว่า "คอลลอยด์") มีลักษณะคล้ายวันที่เกือบจะเป็นผลึกและอีกส่วนก็คือ ผลึกของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาโครงสร้างทางฟิลิกส์ของไฮเดรตซีเมนต์นี้ ของแข็งในสภาพใหม่นี้รวมเรียกว่า "ซีเมนต์เจล" ซึ่งจะจัดตัวเป็นโครงสร้างต่อเนื่องกันไปในไฮเดรตซีเมนต์ต่อไป และจากการที่ได้พบว่า พื้นที่ผิวจำเพาะของซีเมนต์เจล และความร้อนเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชันต่อหน่วยของปริมาณน้ำที่ใช้ผสม มีค่าค่อนข้างคงที่แทบทุกขณะของปฏิกิริยาไฮเดรชัน จึงพอสรุปได้ว่า สำหรับซีเมนต์ที่มีองค์ประกอบหนึ่งๆ เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ จะก่อให้เกิดซีเมนต์เจลชนิด และรูปร่างเดียวกันตลอดเวลา

ซีเมนต์เจลดังกล่าวนี้ มีลักษณะทั่วไปเป็นเส้นใยที่ขัดกันเป็นตาข่ายแผ่ขยายออก แต่ยังมีส่วนที่ติดยึดอยู่กับเม็ดซีเมนต์ที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยา และเนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่ คือ อนุภาคเจลมีขนาดอยู่ในช่วงคอลลอยด์ ซีเมนต์เจลจึงมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงถึง 650 ตร.ม./ลบ.ซ.ม. หรือ 250 ตร.ม./กรัม และสามารถดูดน้ำเข้าไปอยู่ระหว่างชั้นหรือโพรงของโครงสร้างซีเมนต์เจลได้เป็นจำนวนมาก ลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ (6) ซีเมนต์เจลมีความพรุนสูงถึงร้อยละ 40 ถึง 55 ของปริมาตรทั้งหมด แม้แต่ซีเมนต์เจลที่มีความหนาแน่นสูงที่สุด ก็ยังมีความพรุนถึงร้อยละ 28 รูปพรุนเหล่านี้มีขนาดเล็กมาก คือ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 5 ถึง 20 A กระจายไปทั่วซีเมนต์เจล เรียกรูปพรุนเหล่านี้ว่า "รูปพรุนของเจล"

ซีเมนต์เจลซึ่งมีสภาพเป็นของแข็งนี้จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นจากปริมาตรของของแข็งเดิมคือ ซีเมนต์ที่เข้าทำปฏิกิริยาโดยไม่ทำให้ปริมาตรซีเมนต์เพสทั้งหมดคือซีเมนต์กับน้ำเพิ่มขึ้น กล่าวคือ (6) ซีเมนต์ที่มีปริมาตร 1 ลบ.ซ.ม. เมื่อทำปฏิกิริยาไฮเดรชันจะทำให้เกิดซีเมนต์เจลเฉพาะส่วนที่เป็นของแข็งนี้มีปริมาตร 1.6 ลบ.ซ.ม. นั่นก็คือ ต้องมีที่ว่าง 0.6 ลบ.ซ.ม. สำหรับการเพิ่มปริมาตรของซีเมนต์เจล หรือเท่ากับ ต้องมีที่ว่าง 0.19 ลบ.ซ.ม.

เอกสารนี้ได้นำหน้าให้ซีเมนต์ที่เข้าทำปฏิกิริยา 1 กรัม แต่ตั้งได้กล่าวแล้วว่า ซีเมนต์เจลมีไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ความพรุนสูง นอกจากปริมาณน้ำที่จะเข้าไปเติมในรูพรุนของเจลอีก ดังนั้นปริมาตรของซีเมนต์  
แล้ว ยังต้องการปริมาณน้ำที่จะเข้าไปเติมในรูพรุนของเจลอีก ดังนั้นปริมาตรของซีเมนต์  
เพสท์ แทนที่จะเป็น 1.6 ลบ.ซม./ลบ.ซม. ของซีเมนต์ จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น  $1.6 / 0.72$   
= 2.2 ลบ.ซม. ของซีเมนต์

เมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันจนซีเมนต์เจลหุ้มเม็ดซีเมนต์หมดดังรูปที่ 2.1 (ข) ปฏิกิริยา  
ไฮเดรชันจะหยุดไปขณะหนึ่ง เมื่อพื้นระยะนี้ไป ซีเมนต์เจลบางส่วนจะแตกตัวออก ทำให้น้ำ  
เข้าไปสัมผัสกับผิวซีเมนต์ เกิดปฏิกิริยาขึ้นได้อีก นั่นคือ ซีเมนต์เจลจะ "ตกตะกอน" ลงใน  
ช่องว่างซึ่งมีน้ำเติมที่เรียกว่า "ช่องว่างแคพพิลลารี" และเนื่องจากซีเมนต์ 1 ลบ.ซม. ทำ  
ให้เกิดซีเมนต์เจลปริมาตร 2.2 ลบ.ซม. ดังนั้น ซีเมนต์เจลที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ครึ่งหนึ่งจะเกิด  
ขึ้นในบริเวณที่แต่เดิมเป็นซีเมนต์ และอีกครึ่งหนึ่งจะตกตะกอนลงในช่องว่างแคพพิลลารี จน  
ในที่สุดก็จะมีการเชื่อมต่อกันระหว่างอนุภาคของซีเมนต์ ด้วยซีเมนต์เจลที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ทำ  
ให้ซีเมนต์เพสท์เหนียวขึ้น เกิดเป็นโครงสร้าง ดังแสดงในรูป 2.1 (ค)

สำหรับคอนกรีต หรือซีเมนต์เพสท์ที่เกิดขึ้นในสภาพการใช้งานจริงๆ จะไม่มี  
การบ่มจนปฏิกิริยาไฮเดรชันดำเนินไปถึงที่สุด เมื่อน้ำในช่องว่างแคพพิลลารีไม่อิ่มตัว ปฏิกิริยา  
ไฮเดรชันก็จะช้าลง หรือหยุดลง เพราะน้ำจะถูกดูดเข้าไปทำปฏิกิริยากับซีเมนต์จะต้อง  
ได้มาจากช่องว่างแคพพิลลารีนี้ ดังนั้นโดยทั่วไปปฏิกิริยาไฮเดรชันจะดำเนินต่อไปจาก  
รูป 2.1 (ค) โดยมีกระบวนการแผ่กระจายออกของซีเมนต์เจลในรูปแบบที่ยุ่งยากขึ้น และ  
ตกตะกอนลงในโครงสร้างที่ก่อตัวขึ้นในรูป 2.1 (ค) จนในที่สุดซีเมนต์เจลจากอนุภาค  
ซีเมนต์ทั้งหมดก็จะมาจัดตัวเชื่อมกันเป็นตาข่าย ทำให้ช่องว่างแคพพิลลารีถูกปิดกั้นจนไม่ต่อ  
เนื่องกันในซีเมนต์เพสท์ได้ และซีเมนต์เพสท์ที่แข็งตัวจะประกอบด้วย ซีเมนต์เจล (ซึ่งรวม  
อนุภาคเจลกับฟลักแคลเซียมไฮดรอกไซด์เข้าด้วยกัน) รูพรุนของเจลช่องว่างแคพพิลลารี  
และซีเมนต์ส่วนที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาพร้อมกันดังแสดงในรูปที่ 2.1 (ง)

กำลังของซีเมนต์เพสท์ (9) ถึงแม้จะยังไม่มีทฤษฎีใดที่จะอธิบายถึงกำลังของซีเมนต์  
เจลได้อย่างชัดเจนนัก แต่สำหรับกำลังของโครงสร้างซีเมนต์เพสท์ที่สร้างขึ้นจากซีเมนต์

เดรทซีเมนต์กับช่องว่างแคฟพิลลารี ซึ่งเรียกว่า "อัตราส่วนเจ็ลต่อช่องว่าง"

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ซีเมนต์เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ จะเกิดซีเมนต์เจ็ลที่มีปริมาตรเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าของปริมาตรเดิม สำหรับการพิจารณาต่อไปนี้จะสมมติให้ปริมาตรของซีเมนต์เจ็ลที่เกิดขึ้นจากซีเมนต์ปริมาตร 1 ลบ.ซม.มีค่าเท่ากับ 2.06 ลบ.ซม.


ให้  $c$  = น้ำหนักของซีเมนต์  
 $v_c$  = ปริมาตรจำเพาะของซีเมนต์  
 $w_o$  = ปริมาตรของน้ำที่ใช้ผสม และ  
 $\alpha$  = เศษส่วนของซีเมนต์ที่ได้ทำปฏิกิริยาไปแล้ว

ดังนั้น ปริมาตรของซีเมนต์เจ็ล =  $2.06 c v_c \alpha$  และปริมาตรของช่องว่างทั้งหมด  $c v_c \alpha + w_o$  นั่นคือ อัตราส่วนเจ็ลต่อช่องว่าง เป็น

$$x = \frac{2.06 c v_c \alpha}{c v_c \alpha + w_o}$$

กำลังอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดลองโดย Powers (8) มีค่าเป็น  $234 x^3$  MN/ม<sup>2</sup> โดยไม่ขึ้นอยู่กับการอายุและส่วนผสมของคอนกรีต นั่นคือ กำลังอัดของคอนกรีตจะแปรตาม กำลังสามของอัตราส่วนเจ็ลต่อช่องว่าง ส่วนตัวเลข  $234$  MN/ม<sup>2</sup> นั้นจะเป็นค่าที่บอกกำลังที่แท้จริงของเจ็ลที่เกิดจากซีเมนต์แต่ละองค์ประกอบ เพราะเป็นค่ากำลังอัดของคอนกรีตเมื่ออัตราส่วนเจ็ลต่อช่องว่างมีค่าเป็น 1

รูป 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดของคอนกรีตกับอัตราส่วนเจลต่อช่องว่าง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความร้อนอันเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์กับน้ำ ปฏิกิริยาระหว่างองค์ประกอบของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับน้ำ จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นด้วยส่วนหนึ่งของความร้อนนี้ผ่านเนื้อคอนกรีตออกมา แต่บางส่วนก็คงอยู่ภายในและทำให้คอนกรีตเสียดความแข็งแรงไปได้และจะทำให้เกิดหน่วยแรงต่างๆซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวได้ สำหรับโครงสร้างคอนกรีตส่วนมากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนั้นน้อยมาก และไม่ค่อยสำคัญนัก แต่อย่างไรก็ดีอุณหภูมิภายในของผนังบางๆ อาจขึ้นสูงได้หลายองศา ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่คอนกรีตสำหรับคอนกรีตเหล่านี้ซึ่งความร้อนนี้ได้เข้ามา อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอยู่กับชนิดของซีเมนต์ และเป็นปฏิภาคกับปริมาณซีเมนต์ในคอนกรีตด้วย

## 2.2 คุณสมบัติของคอนกรีตสด

### ความสามารถเทได้ workability

ความสามารถเทได้ หมายถึง การที่คอนกรีตสดสามารถไหลเข้าแบบหล่อได้ดี ทำให้แน่นตัวได้ง่าย และคอนกรีตที่หล่อได้ปราศจากรูโพรงต่างๆ กล่าวคือ ช่องว่างทั้งสิ้นระหว่างวัสดุผสมจะต้องมีซีเมนต์เพสต์บรรจุเต็ม

### ความสามารถเทได้ของคอนกรีต ขึ้นอยู่กับ

ก) ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ซึ่งอยู่ในเทอมของอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ กล่าวคือ ถ้าใช้น้ำมากเกินไปคอนกรีตจะเหลวและ และจะเทลงในแบบหล่อได้ง่าย แต่กำลังความแข็งแรงของคอนกรีตจะลดลง

ข) รูปร่างและส่วนขนาดคละของวัสดุผสม ถ้าใช้วัสดุผสมที่มีลักษณะเป็นก้อนกลม จะทำให้ได้ "ความสามารถเทได้" ดีกว่าวัสดุผสมที่มีรูปเป็นเหลี่ยมเป็นมุม วัสดุผสมที่มีความลดหล่นของขนาดอยู่ในพิภค ทำให้ได้คอนกรีตมีเนื้อแน่นสม่ำเสมอต้องการปริมาณน้ำผสมน้อยมี คุณภาพดีและทำงานได้ง่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค) ปริมาณของซีเมนต์และชนิดของซีเมนต์ ถ้าใช้ซีเมนต์ที่ละเอียดจะมีผลทำให้ได้คอนกรีตที่เทเข้าแบบได้ง่ายกว่า


ง) ปริมาณสารกระจายกักฟองอากาศ ถ้าใช้ในปริมาณพอเหมาะ คอนกรีตจะมีความสามารถเทได้ง่าย ถ้าใช้ปริมาณมากเกินไปจะทำให้กำลังของคอนกรีตลดลงอีกทั้งความคงทนก็มิได้เพิ่มขึ้น

จ) สารเคมีผสมเพิ่ม สารเคมีผสมเพิ่มบางชนิด เช่นพวก Hydrated Lime, Bentonite และ Fly Ash จะช่วยให้คอนกรีตมีความสามารถเทได้ดีขึ้น และนอกจากนั้นจะช่วยแก่การเชื่อมที่ผิวหน้าของคอนกรีต

ฉ) เวลาและอุณหภูมิ คอนกรีตจะมีความสามารถเทได้ต่ำลง หรืออาจแข็งตัวไปเลยหากใช้อัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์น้อยเกินไป

การเทคอนกรีตในวันที่อากาศร้อนหรือมีอุณหภูมิสูง ควรเพิ่มปริมาณน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ และรักษา "ความสามารถเทได้" ของคอนกรีตให้คงที่

รูปที่ 2.3 แสดงผลกระทบของอุณหภูมิต่ออัตราการระเหยของน้ำในส่วนผสม



Evaporation-time relationship for different mortar mixes cast under and exposed to 30/95/15. (a) Rate of evaporation and (b) amount of evaporation


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การก่อตัวและการแข็งตัว

คอนกรีตสดที่เทลงแบบและปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีสิ่งรบกวน จะค่อยๆ กระจายและก่อตัวหลังจากนั้นก็แข็งตัว ไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนถึงระยะเวลาก่อตัวของคอนกรีต แต่ในทางปฏิบัติ คอนกรีตสดควรมีสภาพพลาสติกอย่างน้อยที่สุดครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอในการลำเลียงและเทลงแบบหล่อ และควรแข็งตัวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

อุณหภูมิของอากาศ และอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์มีผลต่อระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตมาก ที่อุณหภูมิต่ำคอนกรีตจะก่อตัวช้า แต่เมื่ออุณหภูมิสูงการก่อตัวจะเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันคอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่ำ จะก่อตัวได้เร็วกว่าคอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูง ดังแสดงในรูป 2.4 และ 2.5

รูป 2.4 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ต่อเวลาการก่อตัวเริ่มต้นของคอนกรีต



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ Effect of water-cement ratio, air temperature and dosage of admixture on initial setting of concrete mortars. เพื่อให้หน้าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้เผยแพร่เอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำส่วนเกิน ถ้ามีมากเกินไปจะมีผลเสียต่อคอนกรีตคือ

1. เกิดการซึมของน้ำขึ้นมาที่ผิวหน้ามาก (Bleeding)
2. เกิดการแยกตัว
3. กำลังอัดต่ำลง
4. เกิดการหดตัว
5. ทำให้เกิดรูพรุน มีผลทำให้คอนกรีตขาดความทนทาน

รูปที่ 2.6 แสดงน้ำส่วนเกินในคอนกรีต



ในรูปที่ 2.6 แสดงลักษณะคอนกรีตที่ใช้น้ำมากเกินไป น้ำส่วนหนึ่งจะอยู่ในลักษณะเป็นแอ่งใต้หิน และบางส่วนจะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งคือการซึม Bleeding เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว แอ่งน้ำดังกล่าวจะกลายเป็นโพรงอากาศ ทำให้ความทนทานและ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
กำลังคอนกรีตต่ำลง  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูป 2.5 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ต่อเวลาการก่อตัวสุดท้ายของคอนกรีต




Fig. 3. Effect of water-cement ratio, air temperature and dosage of admixture on final setting of concrete mortars.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.3 คุณสมบัติของวัสดุผสมในคอนกรีต

### 2.3.1 ซีเมนต์ (Cement)

ประเภทของปูนซีเมนต์ ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

(1) ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ คือปูนซีเมนต์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2514 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2517 ซึ่งแบ่งแยกออกเป็น 5 ประเภทคือ

ประเภทที่ 1 ใช้กับงานคอนกรีตทั่วไป

ประเภทที่ 2 ใช้กับงานคอนกรีตที่ทนซัลเฟตปานกลาง และเกิดความร้อนจากปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์กับน้ำน้อยกว่าประเภทที่ 1

ประเภทที่ 3 ใช้กับงานคอนกรีตที่ต้องการรับแรงอัดได้เร็ว

ประเภทที่ 4 ใช้กับงานคอนกรีตที่ต้องการให้เกิดความร้อนจากปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์กับน้ำต่ำ

ประเภทที่ 5 ใช้กับงานคอนกรีตที่ทนซัลเฟตสูง

(2) ปูนซีเมนต์ผสม เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการบดเม็ดปูนที่ได้จากการผลิตปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 1 กับวัสดุเจือ เช่น หิน ปูน ทรายเข้าด้วยกัน โดยปกติจะผสมกับวัสดุละเอียดประมาณ 25-30 %

### 2.3.2 มวลรวม (Aggregate)

มวลรวม คือ วัสดุที่อยู่ในส่วนประกอบของเนื้อคอนกรีต มีปริมาณ 70-75 % ของปริมาตรคอนกรีต ดังนั้น การคัดเลือกชนิดและอัตราส่วนผสมของมวลรวมจึงเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพคอนกรีต

โดยแบ่งมวลรวมออกเป็น 2 ชนิด คือ

- (1) มวลรวมละเอียด เป็นวัสดุผสมที่มีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ซึ่งปกติจะหมายถึงทราย แหล่งที่มาของวัสดุละเอียดนี้จะได้จากแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่
- (2) มวลรวมหยาบ เป็นวัสดุที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 เช่น กรวด, หินชอล์ก โดยปกติวัสดุผสมหยาบที่เราใช้เป็นพวกหินชอล์ก

คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของมวลรวมที่ควรพิจารณาคือ ส่วนคละของวัสดุผสม (Gradation) โดยส่วนคละที่ดีจะทำให้สามารถประหยัดซีเมนต์ในส่วนผสมลงได้ และทำให้คอนกรีตมีความชื้นเหลว (Workability) พอเหมาะแก่การเทลงแบบ มาตรฐานในการทดสอบส่วนคละของมวลรวมคือ ASTM C 33 โดยกำหนดเป็นร้อยละสะสมที่ผ่านตะแกรงแต่ละเบอร์

ตารางที่ 2.1 แสดงร้อยละที่ผ่านตะแกรงของมวลรวมตามมาตรฐาน ASTM C 33

ตะแกรงเบอร์	มวลรวม ละเอียด (%)	มวลรวม		
		1.5"-3/4"	1"-3/4"	3/4"-#4
1.5"	-	95-100	100	-
1"	-	-	90-100	100
3/4"	-	35-70	-	90-100
1/2"	-	-	-	40-75
3/8"	100	10-30	-	20-55
#4	95-100	0-5	0-10	0-10
#8	80-100	-	0-5	0-5
#16	50-85	-	-	-
#30	25-60	-	-	-
#50	10-30	-	-	-
#100	2-10	-	-	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับข้อกำหนด และมาตรฐานเกี่ยวกับวัสดุผสมเป็นดังนี้

ตารางที่ 2.2 แสดงมาตรฐานการทดสอบมวลรวม

การทดสอบ	เปอร์เซ็นต์ที่ยอมได้ (%)	
	มวลรวมละเอียด	มวลรวมหยาบ
1. สิ่งเจือปน (Deleterians Substances)		
1.1 วัสดุเปราะ	1.0	5.0
1.2 ดิน	-	0.25
1.3 วัสดุละเอียดผ่านตะแกรงเบอร์ 200	5.0	1.0
2. ความคงสภาพ (Soundness)	10.0	12.0
3. ความคงทน (Wearing)	-	40.0
4. ความสกปรก (Impurities)	Organic plate No.3	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.3.3 น้ำ (Water)

น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตคอนกรีต โดยทำหน้าที่

- 1) ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) และทำให้มีความสามารถในการเทได้
- 2) ใช้บ่มคอนกรีต
- 3) ใช้ล้างวัสดุมวลรวม หิน, ทราย

ซึ่งจากหน้าที่ข้างต้น น้ำที่ผสมคอนกรีตจึงมีความสำคัญมาก จะต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมสิ่งเจือปนไม่มากเกินไป เพื่อจะได้ไม่มีผลกระทบต่อปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) กำลังอัด รวมถึงการก่อตัวของคอนกรีตด้วย

### 2.4 คุณสมบัติของน้ำยาผสมคอนกรีต

น้ำยาผสมคอนกรีตหมายถึง สารที่เติมลงไปในส่วนผสมคอนกรีต เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ คุณสมบัติบางประการของคอนกรีต ส่วนใหญ่เป็นสารเคมี น้ำยาผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C 494-82 ได้จำแนกไว้ 7 ประเภทคือ

- 1) ประเภท A - น้ำยาลดน้ำในส่วนผสมคอนกรีต
- 2) ประเภท B - น้ำยาลดเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต
- 3) ประเภท C - น้ำยาเร่งเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต
- 4) ประเภท D - น้ำยาลดน้ำและลดเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต
- 5) ประเภท E - น้ำยาลดน้ำและเร่งเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต
- 6) ประเภท F - น้ำยาลดน้ำในส่วนผสมจำนวนมาก (Superplasticizer)
- 7) ประเภท G - น้ำยาลดน้ำในส่วนผสมจำนวนมาก และลดเวลาการแข็งตัว

ในโครงการวิจัยนี้ใช้น้ำยาประเภท D จึงจะแสดงรายละเอียดเฉพาะน้ำยาประเภทนี้เท่านั้น

น้ำยาประเภท D เป็นน้ำยาที่มีคุณสมบัติ 2 ประการอยู่ในน้ำยาตัวเดียวกันคือ

- 1) คุณสมบัติด้านการลดน้ำในส่วนผสมคอนกรีต
- 2) คุณสมบัติด้านการยืดเวลาการแข็งตัว

### 1) คุณสมบัติด้านการลดน้ำในส่วนผสมคอนกรีต

คุณสมบัติด้านการลดน้ำในส่วนผสมเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นมาก สำหรับงานคอนกรีต จะพบว่าในจำนวนน้ำยา 7 ประเภทมีน้ำยาที่มีคุณสมบัติลดน้ำในส่วนผสมถึง 5 ประเภท ซึ่งจะเห็นได้ว่า น้ำเป็นส่วนผสมที่สำคัญมากส่วนหนึ่ง ในการผสมคอนกรีตซึ่งจะทำหน้าที่ 3 อย่าง ต่างกันคือ


1. เข้าทำปฏิกิริยาเคมีกับปูนซีเมนต์คือปฏิกิริยา Hydration
2. ทำหน้าที่เคลือบหินและทรายให้เปียก เพื่อซีเมนต์จะเข้าเกาะรอบและ  
แข็งยึดติดกัน
3. ทำหน้าที่หล่อลื่นให้หิน-ทราย ซีเมนต์อยู่ในสภาพเหลว สามารถเข้าแบบได้  
ง่าย

น้ำจำนวนพอดีที่จะทำปฏิกิริยา Hydration คือประมาณ  $28 \pm 1\%$  ของน้ำหนักซีเมนต์หรืออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์  $W/C = 0.28 \pm 0.01$  แต่คอนกรีตทั่วไปใช้ ค่า  $W/C$  สูงกว่า 0.35 น้ำส่วนเกินนี้จะเข้าไปทำหน้าที่ในข้อ 2 และ 3 ทำให้คอนกรีตเหลวทำงาน  
เอกสารนี้เป็นเอกสารผู้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ได้สะดวกขึ้น น้ำส่วนเกินนี้เรียกว่า "น้ำส่วนเกิน" (excess water)  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำส่วนเกิน ถ้ามีมากเกินไปจะมีผลเสียต่อคอนกรีตคือ

1. เกิดการซึมของน้ำขึ้นมาที่ผิวหน้ามาก (Bleeding)
2. เกิดการแยกตัว
3. กำลังอัดต่ำลง
4. เกิดการหดตัว
5. ทำให้เกิดรูพรุน มีผลทำให้คอนกรีตขาดความทนทาน

รูปที่ 2.6 แสดงน้ำส่วนเกินในคอนกรีต




ในรูปที่ 2.6 แสดงลักษณะคอนกรีตที่ใช้น้ำมากเกินไป น้ำส่วนหนึ่งจะอยู่ในลักษณะเป็นแอ่งใต้หิน และบางส่วนจะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งคือการซึม Bleeding เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว แอ่งน้ำดังกล่าวจะกลายเป็นโพรงอากาศ ทำให้ความทนทานและ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทั้งหมดที่กล่าวมา จะพบว่าน้ำส่วนเกินที่มากเกินไป จะทำให้เกิดผลเสียต่อคอนกรีต แนวทางแก้ไขที่ทำได้คือใช้น้ำยาผสมคอนกรีตที่มีคุณสมบัติด้านการลดน้ำในส่วนผสม การทำงานของน้ำยาประเภทนี้ สามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 2.7 เนื่องจากน้ำยาประเภทนี้จะมีประจุไฟฟ้าอยู่ ซึ่งจะทำให้เม็ดซีเมนต์ที่จับตัวกันอยู่กระจายตัวออก น้ำในส่วนที่ถูกกักไว้ สามารถนำมาใช้ได้เต็มที่ ทำให้สามารถลดน้ำในส่วนผสมลง โดยที่ความชื้นเหลวไม่ลดลง

รูปที่ 2.7 แสดงการทำงานของน้ำยาพิเศษ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2) คุณสมบัติด้านการยึดเวลาการแข็งตัว

ปูนซีเมนต์เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้ว จะค่อย ๆ ก่อตัวและแข็งในที่สุด ซึ่งการก่อตัวของคอนกรีตจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ ประการเช่น

1. อัตราส่วน น้ำต่อซีเมนต์
2. ค่ายวบตัวเริ่มต้น
3. อุณหภูมิของอากาศ
4. ความชื้นในอากาศ
5. อื่น ๆ

ถ้าต้องการยึดเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตออกไป จะต้องใส่สารเคมีที่มีคุณสมบัติยึดเวลาการแข็งตัวลงไปในคอนกรีต โดยน้ำยาที่ใส่ลงไปนี้จะไปเคลือบผงซีเมนต์ไว้ ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยา Hydration ชั่วขณะ

### ประโยชน์ของน้ำยาประเภทลดน้ำและยึดเวลาการแข็งตัว

- 1). ยึดเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต ทำให้สามารถทำงานได้นานกว่าคอนกรีตไม่ใส่น้ำยาประมาณ 1 เท่าตัว
- 2). ลดการสูญเสียค่ายวบตัว (slump loss)
- 3). ลดปริมาณน้ำในส่วนผสม โดยที่ความสามารถในการเทได้ยังคงเดิม ซึ่งเป็นผลให้คอนกรีตมีกำลังอัดสูงขึ้น
- 4). ทำให้คอนกรีตลื่นเทเข้าแบบได้ง่าย
- 5). ลดการซึมผ่านของน้ำ
- 6). ทำให้คอนกรีตมีความทนทานสูงขึ้น

## 2.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีต

คุณสมบัติของคอนกรีตมีหลายตัว และตัวที่เชื่อมโยงกันว่ามีผลต่อคุณสมบัติอื่น ๆ คือ กำลังของคอนกรีต ดังนั้นในบทความนี้จะขอล่าวถึงเฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีตแต่เพียงอย่างเดียว ดังนี้

### 2.5.1. คุณสมบัติของวัสดุผสมคอนกรีต

1 ปูนซีเมนต์ จัดว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สำคัญมากตัวหนึ่ง ทั้งนี้เพราะว่า ปูนซีเมนต์แต่ละประเภทจะก่อให้เกิดกำลังของคอนกรีตที่แตกต่างกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์แต่ละประเภท นอกจากนี้แม้ว่าจะจะเป็นปูนซีเมนต์ประเภทเดียวกัน แต่ถ้ามีความละเอียด (Fineness) แตกต่างกันไปแล้ว อัตราการเพิ่มกำลังของคอนกรีตที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปด้วย คือ ถ้าปูนซีเมนต์ยิ่งละเอียดก็จะยิ่งให้กำลังสูง โดยเฉพาะหลังจากที่แข็งตัวไปแล้วไม่นาน

2 มวลรวม มวลรวมมีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีตเพียงเล็กน้อย เพราะมวลรวมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มักมีความแข็งแรงมากกว่าซีเมนต์เฟสที่ อย่างไรก็ตามมวลรวมหยาบที่เป็นหินอ่อนซึ่งมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมมุมหรือมีผิวหยาบ จะให้กำลังอัดของคอนกรีตดีกว่าพวกกรวดที่มีผิวเกลี้ยง ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมก็มีผลต่อกำลังของคอนกรีตเช่นกัน เพราะคอนกรีตที่ใช้มวลรวมที่มีขนาดใหญ่ จะต้องการปริมาณส่วนผสมของน้ำน้อยกว่ามวลรวมขนาดเล็ก สำหรับคอนกรีตที่มีความสามารถเท่าได้เท่ากัน ดังนั้นคอนกรีตที่ใช้มวลรวมที่มีขนาดใหญ่ จึงมักให้กำลังดีกว่า ส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมจะมีผลต่อกำลังของคอนกรีตในแง่ที่ว่าคอนกรีตที่ใช้ มวลรวมที่มีส่วนขนาดละเอียดไม่เหมาะสม คือมีส่วนละเอียดมากเกินไปนั้นจะต้องการปริมาณส่วนผสมของน้ำ มากกว่ามวลรวมที่มีส่วนละเอียดที่สำหรับคอนกรีตที่มีความสามารถเท่าได้เท่ากัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดฟองอากาศแทรกตัวอยู่ในเนื้อคอนกรีตเป็นจำนวนมากกว่า มีผลทำให้กำลังอัดของคอนกรีตมีค่าต่ำลงได้ นอกจากนี้ความสะอาดของมวลรวมก็จะมีผลต่อกำลังของคอนกรีตเช่นกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3 น้ำ มีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีตตามความใสและปริมาณของสารเคมีหรือเกลือแร่ที่ผสมอยู่ น้ำที่มีเกลือคลอไรด์ผสมอยู่ จะทำให้อัตราค่าการเพิ่มกำลังของคอนกรีตในระยะต้นสูง และน้ำขุ่นหรือน้ำที่มีสารแขวนลอยปนอยู่จะทำให้กำลังของคอนกรีตต่ำลง จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารแขวนลอยนั้น

### 2.5.2 การซึ่งตวงส่วนผสม (Batching)

1 การซึ่งตวงส่วนผสม หากใช้การตวงโดยปริมาตรจะมีโอกาสผิดพลาดมากกว่าการซึ่งส่วนผสมโดยน้ำหนัก ซึ่งหากอัตราส่วนผสมคอนกรีตผิดไปก็จะทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงได้

2 อัตราส่วนผสม จะมีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีตโดยตรง โดยเฉพาะอัตราส่วนน้ำ/ปูนซีเมนต์

### 2.5.3 การผสมคอนกรีต (Mixing)

การผสมคอนกรีตจะต้องผสมวัสดุทำคอนกรีตให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันให้มากที่สุด เพื่อให้มีน้ำมีโอกาสทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ซีเมนต์แพร่กระจายแทรกตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างมวลรวมได้เต็มที่ ดังนั้น การผสมคอนกรีตหากกระทำอย่างไม่มีทั่วถึง จะมีผลทำให้กำลังของคอนกรีตมีค่าไม่คงที่ได้

### 2.5.4 การเทคอนกรีตเข้าแบบหล่อ (Placing)

จะมีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีตมาก เพราะหากคอนกรีตเกิดการแยกตัว (Segregation) ในขณะลำเลียง หรือเท จะมีผลทำให้กำลังของคอนกรีตมีค่าไม่สม่ำเสมอ

นอกจากนี้การทำให้คอนกรีตแน่นตัว (Compaction) หากทำได้ไม่เต็มที่ก็จะทำให้เกิดโพรงขึ้นในเนื้อคอนกรีต มีผลทำให้กำลังของคอนกรีตมีค่าลดลงได้ หรือหากใช้วิธีที่ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีเหตุเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ให้คอนกรีตแน่นตัวที่ไม่เหมาะสมก็สามารถทำให้เกิดการแยกตัวขึ้นในเนื้อคอนกรีตได้ ทำให้กำลังของคอนกรีตมีค่าไม่สม่ำเสมอ

### 2.5.5 การบ่ม (Curing)

1 ความชื้น (Moisture) จะมีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีต เพราะปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน ระหว่างปูนซีเมนต์และน้ำที่เรื่อกกันว่า (Hydration process) นั้นจะค่อยเป็นค่อยไป นับตั้งแต่ปูนซีเมนต์เริ่มผสมกับน้ำเป็นซีเมนต์เพสต์ และซีเมนต์เพสต์จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าซีเมนต์เพสต์นั้นมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้ขบวนการเพิ่มกำลังเป็นไปอย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องให้ซีเมนต์เพสต์มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าซีเมนต์เพสต์ในคอนกรีตไม่มีความชื้นอยู่ คอนกรีตก็จะไม่มีการเพิ่มกำลังอีกต่อไป ในทางปฏิบัติเรามักจะบ่มคอนกรีตจนถึงอายุ 28 วันซึ่งในทางก่อสร้างถือเป็นเกณฑ์ตัดสินว่ากำลังอัดจะมีเพียงพอกับข้อกำหนดหรือไม่ ดังนั้นเมื่อ คอนกรีตเริ่มแข็งตัวจึงต้องรีบทำการบ่มด้วยความชื้นทันที

2 อุณหภูมิ อุณหภูมิในขณะบ่มคอนกรีต ถ้าหากอุณหภูมิสูงก็จะทำให้ขบวนการเพิ่มกำลังของคอนกรีตถูกเร่งให้เร็วขึ้น ทำให้คอนกรีตมีกำลังสูงกว่าคอนกรีตที่ได้รับการบ่มในอุณหภูมิต่ำกว่า

3 เวลาที่ใช้ในการบ่ม ถ้าหากสามารถบ่มคอนกรีตให้ชื้นอยู่ตลอดเวลาได้นานเท่าใดก็จะยิ่งได้กำลังของคอนกรีตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

### 2.5.4 การทดสอบ (Testing)

ในการสร้างอาคารคอนกรีต การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต จะทำให้รูปของการชักตัวอย่างคอนกรีตสดมาหล่อทำแท่งทดสอบ โดยถือว่ากำลังของแท่งทดสอบเป็นตัวแทนของคอนกรีตที่หล่อเป็นอาคารแล้ว ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทดสอบตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 อย่อย่างคอนกรีตดังต่อไปนี้  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1 ขนาดและลักษณะของแท่งทดสอบ การใช้แท่งทดสอบที่ต่างขนาดและลักษณะกัน จะมีผลทำให้ค่ากำลังของคอนกรีตเกิดความแตกต่าง เช่น แท่งทดสอบ  $\phi$  15x30 ซม. จะมีกำลังประมาณ 85% ของแท่งทดสอบรูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม.

2 วิธีการทำตัวอย่าง การทำให้คอนกรีตแน่นโดยการต่าด้วยเหล็กกระทงโดยใช้มือจะให้ค่ากำลังของคอนกรีตต่ำกว่าคอนกรีตที่ได้รับการทำให้แน่น โดยเขย่าด้วยเครื่องเขย่า

3 ความชื้นในแท่งทดสอบ ในขณะที่จะทำารทดสอบ ถ้าหากแท่งทดสอบมีความชื้นจะให้ค่ากำลังที่ต่ำกว่าแท่งทดสอบที่แห้งกว่า

4 อัตราการกด ในการทดสอบกำลังอัด ถ้าใช้อัตราการกดสูงจะทำให้กำลังของคอนกรีตสูงตามไปด้วย จึงควรรีใช้อัตราการกดตามที่มาตรฐานกำหนดไว้

5 ผู้ดำเนินการทดสอบ ต้องมีความชำนาญและมีความตั้งใจในการทำงานจะให้ผลการทดสอบที่น่าไว้วางใจกว่า

## บทที่ 3

## การทดสอบคุณสมบัติวัสดุผสม

## 3.1 การทดสอบคุณสมบัติของมวลรวม

การทดสอบคุณสมบัติของมวลรวมที่ใช้ในการศึกษาโครงการงานวิจัย มีดังต่อไปนี้

1. การทดสอบความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวมละเอียด ตามมาตรฐาน ASTM C -128
2. การทดสอบความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวมหยาบ ตามมาตรฐาน ASTM C -127
3. การทดสอบขนาดผละของวัสดุผสมโดยใช้ตะแกรง (Sieve Analysis) ตามมาตรฐาน ASTM C - 136
4. การทดสอบปริมาณความชื้นของวัสดุผสม ตามมาตรฐาน ASTM C - 70

ตารางที่ 3.1 แสดงคุณสมบัติของวัสดุผสมที่ใช้ในโครงการวิจัย

วัสดุผสม	คุณสมบัติ	ผลการทดสอบ
ปูนซีเมนต์	ความกว้างจำเพาะ	3.17
มวลรวมละเอียด	ความกว้างจำเพาะ	2.71
	ค่าการดูดซึมน้ำ	5%
	โมดูลัสความละเอียด	2.51
มวลรวมหยาบ	ความกว้างจำเพาะ	2.73
	ค่าการดูดซึมน้ำ	3%
	ขนาดโตสุด (มม.)	3/4"
	หน่วยน้ำหนัก (กก./ลบ.ม.)	1570

3.2 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตสด

3.2.1 การทดสอบการรูดตัว ตามมาตรฐาน ASTM C-143

อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ กรวยตัดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบน 10 ซม. และด้านล่าง 20 ซม. สูง 30 ซม. มีหีบและแผ่นเหล็กยื่นออกมาให้เท่าเหยียบทั้ง 2 ข้าง ส่วนเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

เหล็กกระแทกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 60 ซม. ปลายกลมมน

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ออกพิมพ์ห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีการทดสอบ ทำโดยตักคอนกรีตใส่ลงในแบบแบ่งเป็น 3 ชั้นเท่าๆกันแต่ละชั้น ใช้เหล็กกระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง พยายามไม่ให้แบบเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเหยียบบนแผ่นเหล็กที่ยื่นออกมา ปาดผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ดึงกรวยขึ้นตรงๆไม่หมุน จากนั้นวัดค่าความยุบตัวของคอนกรีตที่ยุบตัวลงด้วยน้ำหนักร่างของตัวเอง เปรียบเทียบกับส่วนสูงของกรวย

### 3.2.2 การทดสอบการก่อตัวของคอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C 403

นำคอนกรีตร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 เพื่อแยกมวลหยาบออก นำส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 เทลงแบบลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. จากนั้นใช้เหล็กกระทุ้งขนาดหน้าตัด 1 ตร.นิ้ว กระทุ้งให้ทั่วพื้นที่ ปาดผิวหน้าให้เรียบ

การทดสอบหาความต้านทานการจมต่อเนื้อที่หน้าตัดของแท่งเหล็กที่มีเนื้อที่หน้าตัด 1 ถึง 1/40 ตารางนิ้ว เชื่อกันว่าระหว่างเวลากับแรงต้านทานการจม ระยะเวลาที่คอนกรีตเริ่มก่อตัวคือจุดที่มีแรงต้านทาน 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และระยะเวลาที่คอนกรีตก่อตัวเสร็จ คือจุดที่มีแรงต้านทาน 4,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

### 3.3 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

ในโครงการวิจัยนี้ได้ทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน

#### 3.3.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

ในการทดสอบใช้ก้อนลูกบาศก์คอนกรีตขนาด 15x15x15 ซม. กับวัสดุผสมที่มีขนาดไม่โตกว่า 20 มม. (3/4") โดยใส่คอนกรีตลงในแบบเป็นจำนวน 3 ชั้นๆละเท่าๆกัน แต่ละชั้นกระทุ้งด้วยเหล็กขนาด 4 ปอนด์ เนื้อที่หน้าตัด 1 ตารางนิ้ว ปลายมนเป็นจำนวนชั้นๆละ 35 ครั้ง ปาดผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ หลังจากทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แกะแบบและนำไปป้อนน้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า เป็นเวลา 7, 14, 28 วัน

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3.2 การทดสอบแรงอัดประลัย

ทดสอบโดยการกดหรืออัดแรงเข้าไปในแท่งทดสอบซึ่งอยู่ในสภาพขึ้น ด้วยอัตราการกดที่สม่ำเสมอจนกระทั่งแท่งทดสอบถูกอัดแตก ข้อควรระวังคือผิวของปลายทั้งสองต้องมีผิวเรียบ และขนานกัน เพื่อให้มีหน่วยแรงแผ่สม่ำเสมอบนหน้าตัดนั้น น้ำหนักหรือแรงอัดประลัยคือน้ำหนักกดสูงสุด หน่วยแรงอัดประลัยได้จากการหารน้ำหนักกดสูงสุดด้วยเนื้อที่หน้าตัดของแท่งทดสอบ

### 3.4 การประเมินผลการทดสอบกำลังต้านทานของคอนกรีต

ในการทดสอบคอนกรีต คุณภาพและกำลังต้านทานของคอนกรีตขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่างดังที่กล่าวแล้ว ซึ่งสาเหตุสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุและวิธีการทำคอนกรีตตลอดจนความคลาดเคลื่อนในวิธีการทดสอบ ดังนั้นคอนกรีตที่ผลิตขึ้นจึงมีคุณภาพตลอดจนค่ากำลังต้านทานแตกต่างกันไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสถาบันคอนกรีตแห่งอเมริกา (ACI 214) ได้เสนอแนะถึงการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตด้วยวิธีการทางสถิติโดยสมมุติให้ความเปลี่ยนแปลงในคุณภาพและกำลังต้านทานของคอนกรีต กระจายเป็นรูปเส้นโค้งของการแจกแจงความถี่แบบปกติ ซึ่งในงานที่มีการควบคุมคุณภาพคอนกรีตดี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะมีค่าน้อย นั่นคือ ค่ากำลังต้านทานที่ได้ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ซึ่งเส้นโค้งของการแจกแจงความถี่แบบปกติจะโค้งขึ้นและแคบลง ดังรูปที่ 3.1 แต่ในงานใดที่มีการควบคุมคุณภาพคอนกรีตไม่ดีนัก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่ามาก ทำให้เส้นโค้งดังกล่าวเตี้ยลงและแบนออก การกำหนดระดับการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตอาศัยสัมประสิทธิ์ของการแปรปรวน (coefficient of variation) ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ซึ่งสถาบันคอนกรีตแห่งอเมริกาคำหนดขึ้นจากข้อมูล เมื่อทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน

ตารางที่ 3.2 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพคอนกรีต

	สัมประสิทธิ์ของการแปรปรวนสำหรับ มาตรฐานการควบคุมต่างๆ			
	ต.เยี่ยม	ต.	พอใช้	เลว
งานก่อสร้างทั่วไป	ต่ำกว่า 10	10-15	15-20	สูงกว่า 20
งานทดลองในห้องปฏิบัติการ	ต่ำกว่า 5	5-7	7-10	สูงกว่า 10

หมายเหตุ ถ้า  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  เป็นค่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่  
อายุ 28 วัน จำนวน  $n$  ตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ย,  $X = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,  $\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - X)^2 + (x_2 - X)^2 + (x_3 - X)^2 + \dots + (x_n - X)^2}{n}}$

สัมประสิทธิ์ของการแปรปรวน  $V = \left( \frac{\sigma}{X} \right) ( 100 ) \%$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### วิธีการทดสอบโครงการวิจัย

#### 4.1 ศึกษาเวลาการผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต

ขั้นตอนในการทดสอบ คอนกรีตธรรมดา แสดงดังรูปที่ 4.1

1. เตรียมสถานที่ทำการทดสอบและคอนกรีตผสมเสร็จ ให้รพผสมหมุนโม้ผสมคอนกรีตจนคลุกเคล้ากันดี
2. ทดสอบหาเวลาการก่อตัวของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C403
3. ทำการทดสอบหาค่ายุบตัว ตามมาตรฐาน ASTM C143 จดบันทึกค่าการยุบตัวเทคอนกรีตลงในแบบลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. โดยเก็บตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบเมื่อคอนกรีตมีอายุ 7, 14, 28 วัน ชุดละ 5 ตัวอย่าง
4. ปล่อยคอนกรีตทิ้งไว้ในช่วงเวลา 30, 60, 90, 150 นาที
5. เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ทำการทดสอบซ้ำในข้อ 3 จนครบทุกเวลา
6. นำข้อมูลที่ได้มาพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังอัดกับช่วงเวลา และกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยุบตัว (Slump) กับช่วงเวลา
7. วิเคราะห์ผลการทดลอง

### ขั้นตอนในการทดสอบ คอนกรีตผสมสารหน่วง แสดงดังรูปที่ 4.1

1. เตรียมสถานที่ทำการทดสอบและคอนกรีตผสมเสร็จ ใช้สารหน่วงการก่อตัวตามมาตรฐาน ASTM C494 แบบดี ผสมกับน้ำที่ผสมคอนกรีต ผสมคอนกรีตในโม้จนคลุกเคล้ากันดี

2. ทดสอบหาเวลาการก่อตัวของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C403

3. ทำการทดสอบเช่นเดียวกันกับคอนกรีตธรรมดา โดยปล่อยคอนกรีตทิ้งไว้ในช่วงเวลา 0, 60, 120, 150, 180, 210 นาที

4. วิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้

4.2 ศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตผสมช้าด้วยซีเมนต์เฟสท์

### ขั้นตอนในการทดสอบ แสดงดังรูปที่ 4.2

1. เตรียมและตั้งวัสดุผสมตามปฏิกิริยาส่วนผสมที่ออกแบบไว้ ใช้สารหน่วงการก่อตัวตามมาตรฐาน ASTM C 494 แบบดี ผสมกับน้ำที่ผสมคอนกรีต จากนั้นทำการผสมคอนกรีตในโม้จนคลุกเคล้ากันดี

2. ในโครงการวิจัยนี้ถือว่าคอนกรีตใช้เวลาหน่วงการก่อตัว 2 ชั่วโมง ปล่อยคอนกรีตทิ้งไว้ ทำการโม่ส่วนผสมทุกๆ 30 นาที จนกระทั่งครบกำหนดเวลา นับเวลาที่จุดนี้เป็น 0 นาที

3. ทำการทดสอบหาค่าความยุบตัว ตามมาตรฐาน ASTM C-143 เทคอนกรีตลงในแบบลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. โดยเก็บตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบหาค่าเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้ากำลังอัดประลัย เมื่อคอนกรีตมีอายุ 7, 14, 28 วัน ชุดละ 5 ตัวอย่าง ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดเบ่งเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ปล่อก้อนกริตทิ้งไว้ต่อจนเวลา 30 นาที (ที่เวลา 150 นาที หลังการผสมเริ่มแรก) ทดสอบหาค่าการยุบตัว (Slump) ทั้งก่อนและหลังจากเติมซีเมนต์เฟสท์ บันทิกค่าการยุบตัวและปริมาณซีเมนต์เฟสท์ที่เติม เก็บตัวอย่างรวม 15 ตัวอย่าง

### วิธีการเติมซีเมนต์เฟสท์

เติมน้ำและซีเมนต์ที่ชั่งน้ำหนักไว้ลงในคอนกรีต ทำการผสมคลุกเคล้าจนทั่ว โดยค่อย ๆ เติม หาค่าปริมาณซีเมนต์เฟสท์ 2 ค่า (ปริมาณ A และ B) ที่สามารถทำให้ค่าความยุบตัวอยู่ในช่วง 7.5 - 12.5 ซม. ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่เติมมีค่าเท่าเดิม ก่อนการผสมซ้ำต้องวัดปริมาตรของคอนกรีตก่อนทุกครั้ง

5. ปล่อก้อนกริตทิ้งไว้ต่ออีก 60, 90 นาที (ที่เวลา 180, 210 นาที หลังการผสมเริ่มแรก) เมื่อครบเวลาดังกล่าว ทำการทดสอบซ้ำข้อ 4

6. เปลี่ยนค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ของซีเมนต์เฟสท์ลดลง 0.1 จากค่าเดิม ทำการทดสอบซ้ำตั้งแต่ข้อ 1 - 5

7. เปลี่ยนค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ของซีเมนต์เฟสท์เพิ่มขึ้น 0.1 จากค่าเดิม ทำการทดสอบซ้ำตั้งแต่ข้อ 1 - 5

8. บันทึกลงและวิเคราะห์ผลการทดลอง หาค่าปริมาณซีเมนต์เฟสท์ที่เหมาะสมในการนำไปใช้งาน


9. สุ่มเลือกตัวอย่าง เลือกปริมาณและค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ของซีเมนต์เฟสท์ที่เหมาะสมในการใช้งาน ทำการทดสอบหาค่าเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์เฟสท์ค่านั้น บันทึกค่าและสรุปผลการทดลอง



หมายเหตุ คุณสมบัติที่ศึกษาคือ ความสามารถพ่นได้ และ กำลังอัดปะลัยของคอนกรีต

รูปที่ 4.1 แสดงวิธีดำเนินการทดลอง 4.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 แสดงวิธีดำเนินการทดลอง 4.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### ผลการทดสอบ

#### 5.1 การศึกษาเวลาการผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต

5.1.1 ผลการทดสอบผลกระทบของเวลาผสมที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตชนิดธรรมดา แสดงผลการทดสอบในตารางที่ 5.1 และรูปที่ 5.1, 5.3

5.1.2 ผลการทดสอบผลกระทบของเวลาผสมที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตผสมสารหน่วง แสดงผลการทดสอบในตารางที่ 5.2 และรูปที่ 5.2, 5.3

#### 5.2 ผลการทดสอบเวลาการก่อตัวของคอนกรีต

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตสดจากสภาพเหลวมาเป็นสภาพแข็งสามารถพิจารณาได้จากหน่วยแรงต้านทานการจมของเข็มมาตรฐานที่เวลาต่างๆ หลังจากการผสมตามมาตรฐาน ASTM C 403 (standard test method of time of setting of concrete Mixture by Penetration Resistance) ผลการทดสอบแสดงไว้ในตารางที่ 5.3 และรูปที่ 5.4

ตารางที่ 5.3 แสดงผลการทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต

	ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มแรก (ชั่วโมง:นาที)	ระยะเวลาการก่อตัวสุดท้าย (ชั่วโมง:นาที)
คอนกรีตธรรมดา	2:30	5:00
คอนกรีตผสมสารหน่วง	5:45	7:30

ตารางที่ 5.1 ผลกระทบของเวลาที่มีต่อคุณสมบัติของคนกรีตชนิดธรรมดา


เวลาผสม (นาที)	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)				กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)			
		7 วัน	14 วัน	28 วัน	7 วัน	14 วัน	28 วัน	28 วัน	
0	11.5	443	488	542	201	226	246	246	
30	8	447	505	588	203	228	257	257	
60	6.75	433	482	541	186	223	245	245	
90	4.75	447	488	534	203	222	242	242	
120	2.5	427	468	550	184	212	248	248	
150	1	414	450	514	186	204	232	232	

ตารางที่ 5.2 ผลกระทบของเวลาที่มีต่อคุณสมบัติของคนกรีตผสมสารหน่วง

เวลาผสม (นาที)	ค่ายวบตัว (ชม.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)				กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)		
		7 วัน	14 วัน	28 วัน	7 วัน	14 วัน	28 วัน	
0	17.75	487	533	807	221	242	275	
80	13.75	484	547	808	224	248	278	
120	9.5	502	570	854	228	258	288	
150	7	482	577	848	218	262	284	
180	4.5	502	541	814	228	245	278	
210	1.75	442	538	803	200	243	273	


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 5.1 แสดงผลกระทบของเวลาการผสมที่มีต่อกำลังอัดปลายของคอนกรีตชนิดธรรมดา




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 5.2 แสดงผลกระทบบของเวลาการผสมที่มีต่อกำลังอัดปลายของคอนกรีตผสมสารหน่วง




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 5.8 แสดงผลกระทบบของเวลาการผสมที่มีต่อค่าขุบตัวของคอนกรีต



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 5.4 เวลาการก่ตัวของคอนกรีต



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานภายในเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 5.3 การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตผสมซี้ด้วยซีเมนต์เพสต์


5.3.1 ผลการทดสอบผลกระทบของปริมาณซีเมนต์เพสต์ต่อค่ายุบตัวของคอนกรีตผสมซี้ แสดงผลการทดสอบในรูปที่ 5.5

5.3.2 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซี้ด้วยซีเมนต์เพสต์ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม (0.66) แสดงผลการทดสอบในตารางที่ 5.4-5.6 และรูปที่ 5.6

5.3.3 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซี้ด้วยซีเมนต์เพสต์ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) แสดงผลการทดสอบในตารางที่ 5.7-5.9 และรูปที่ 5.7

5.3.4 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซี้ด้วยซีเมนต์เพสต์ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) แสดงผลการทดสอบในตารางที่ 5.10-5.12 และรูปที่ 5.8

รูปที่ 5.5 แสดงผลกระทบของปริมาณซีเมนต์ที่ผสมเพิ่มกับค่าความต้านทานของเกร็ดก่อนผสมซ้ำ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5.4 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมข้า  
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม (0.88) ที่อายุ 7 วัน

เวลาก่อน การผสมข้า (นาที)	คอนกรีตก่อนการผสมข้า		คอนกรีตหลังการผสมข้า			ปริมาณซีเมนต์พิเศษ		การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดร้อยละ (%)	
	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	น้ำ (กก.)		ซีเมนต์ (กก.)
30	5.85	597	271	10.75	667	302	42.6	84.9	+11.44
30	5.75	609	278	7.9	671	304	23.58	35.7	+10.14
60	4	682	284	11.75	639	275	57.02	86.4	+4.11
60	3.25	578	262	7.5	643	281	36.35	58.1	+11.07
90	2.5	637	269	12.5	660	289	82.1	139.5	+3.46
90	2.65	624	263	10.75	653	286	88.8	104.4	+4.58

หมายเหตุ 30, 60, 90 หมายถึง เวลาก่อนผสมข้าหลังจากครบ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ 5.5 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมช้ำ  
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.88 ที่อายุ 14 วัน

เวลาก่อน การผสมช้ำ (นาที)	คอนกรีตก่อนการผสมช้ำ			คอนกรีตหลังการผสมช้ำ			ปริมาณซีเมนต์พลัทท์		การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย (%)
	ค่ายุบตัว (ชม.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.มม.)	ค่ายุบตัว (ชม.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.มม.)	น้ำ (กก.)	ซีเมนต์ (กก.)	
30	5.85	884	310	10.75	755	342	42.8	84.9	+10.82
30	5.75	897	318	7.9	748	339	22.58	35.7	+7.28
80	4	888	311	7.75	713	323	57.02	88.4	+3.88
80	3.25	888	302	7.5	708	320	38.35	58.1	+5.88
90	3.2	702	318	12.5	735	313	82.1	129.5	+4.72
90	2.85	888	312	10.75	733	332	88.9	104.4	+8.41

หมายเหตุ 30, 80, 90 หมายถึง เวลาก่อนผสมช้ำหลังจากครบ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ 5.8 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซัง  
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม (0.88) ที่อายุ 28 วัน

เวลาก่อน การผสมซัง (นาที)	คอนกรีตก่อนการผสมซัง			คอนกรีตหลังการผสมซัง			ปริมาณซีเมนต์พิเศษ		การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดร้อยละ (%)
	ค่ายุบตัว (ชม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	ค่ายุบตัว (ชม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	น้ำ (กก.)	ซีเมนต์ (กก.)	
30	5.85	822	873	10.75	880	403	42.8	84.9	+8.04
30	5.75	781	854	7.8	875	387	23.58	35.7	+12.15
60	4	783	858	11.75	802	383	57.02	86.4	+1.1
60	3.25	783	848	7.5	808	387	38.35	58.1	+8.07
80	2.5	818	870	12.5	892	404	82.1	138.5	+8.18
90	2.85	838	878	10.75	918	415	88.9	104.4	+8.5

หมายเหตุ 30, 60, 90 หมายถึง เวลาก่อนผสมซังหลังจากครบ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ 5. 7 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซัง  
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.5B) ที่อายุ 7 วัน

เวลาก่อน การผสมซัง (นาที)	คอนกรีตก่อนการผสมซัง			คอนกรีตหลังการผสมซัง			ปริมาณซีเมนต์พิเศษ		การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดร้อยละ (%)
	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	น้ำ (กก.)	ซีเมนต์ (กก.)	
30	0.85	880	288	12.5	718	325	57.1	101.8	+8.83
30	5	880	288	7.75	748	338	40.8	72.5	+18.18
60	4.5	804	274	12	705	320	78.6	140.3	+16.78
60	4.85	583	264	8	658	298	38.3	70.1	+12.88
90	3.85	818	278	11.25	781	345	85.1	188.8	+23.88
90	9	585	258	8.25	683	287	78.1	135.9	+12.11

หมายเหตุ 30, 60, 90 หมายถึง เวลาก่อนผสมซังหลังจากครบ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ 5.8 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมน้ำ  
'อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.50) ที่อายุ 14 วัน

เวลาก่อน การผสมน้ำ (นาที)	คอนกรีตก่อนการผสมน้ำ			คอนกรีตหลังการผสมน้ำ			ปริมาณซีเมนต์		การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดร้อยละ (%)
	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	น้ำ (กก.)	ซีเมนต์ (กก.)	
30	8.65	730	331	12.5	812	388	57.1	101.8	+11.18
30	5	704	318	7.75	787	357	40.8	72.5	+11.81
60	4.5	719	328	12	772	350	78.8	140.3	+7.38
60	4.65	680	308	8	728	330	38.3	70.1	+7.14
80	3.65	644	292	11.25	728	328	85.1	168.8	+12.67
80	3	702	318	8.25	783	348	78.1	135.8	+8.81

หมายเหตุ 30, 60, 80 หมายถึง เวลาก่อนผสมน้ำหลังจากครบ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ 5.9 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซัง  
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.50) ที่อายุ 28 วัน

เวลาก่อน การผสมซัง (นาที)	คอนกรีตก่อนการผสมซัง			คอนกรีตหลังการผสมซัง			ปริมาณซีเมนต์		การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดร้อยละ (%)
	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	น้ำ (กก.)	ซีเมนต์ (กก.)	
30	6.65	820	372	12.5	821	417	57.1	101.9	+12.1
30	5	752	341	7.75	890	403	40.6	72.5	+16.18
60	4.5	812	368	12	862	391	78.6	140.3	+6.25
60	4.65	788	346	8	840	361	39.3	70.1	+9.46
90	3.65	737	334	11.25	872	395	85.1	169.8	+16.26
90	3	800	361	8.25	899	407	76.1	135.9	+12.12

หมายเหตุ 30, 60, 90 หมายถึง เวลาก่อนผสมซังหลังจากครบ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ 5. 10 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมน้ำ  
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.70) ที่อายุ 7 วัน

เวลาดำเนิน การผสมน้ำ (นาที)	คอนกรีตก่อนการผสมน้ำ			คอนกรีตหลังการผสมน้ำ			ปริมาณซีเมนต์พลท์		การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดร้อยละ (%)
	ค่ายุบตัว (มม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	ค่ายุบตัว (มม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	น้ำ (กก.)	ซีเมนต์ (กก.)	
30	5.75	028	204	0.05	014	270	44.9	50.9	-2.1
30	0	000	272	0.75	575	201	23.0	91.9	-4.04
00	4.5	024	209	12.15	585	250	72	84.7	-0.5
00	4.5	014	270	0.5	590	208	37.2	40.0	-3.6
00	1.4	539	244	7.0	590	200	167.2	220	+21.9
00	2.6	506	200	12	485	224	74.3	07.7	-15.0

หมายเหตุ 30, 00, 00 หมายถึง เวลาที่คอนกรีตทำแท่งจากรวม 2 ชั่วโมง

ตารางที่ 5. 11 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมน้ำ  
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.7B) ที่อายุ 14 วัน

เวลาก่อน การผสมน้ำ (นาที)	คอนกรีตก่อนการผสมน้ำ			คอนกรีตหลังการผสมน้ำ			ปริมาณซีเมนต์พิเศษ		การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดร้อยละ (%)
	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	น้ำ (กก.)	ซีเมนต์ (กก.)	
30	5.75	730	331	8.85	715	324	44.3	58.3	-2.11
30	8	713	323	8.75	673	305	23.8	31.3	-5.57
60	4.5	780	321	12.15	640	290	72	84.7	-8.85
60	4.5	708	320	9.5	671	304	37.2	48.9	-5
90	1.4	858	286	7.8	777	352	167.2	220	+18.12
90	2.8	875	308	12	804	274	74.3	87.7	-10.45


หมายเหตุ 30 , 60 , 90 หมายถึง เวลาก่อนผสมน้ำหลังจากครบ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ 5. 12 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตผสมน้ำ  
อัตราส่วน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) ที่อายุ 28 วัน

เวลาก่อน การผสมน้ำ (นาที)	คอนกรีตก่อนการผสมน้ำ			คอนกรีตหลังการผสมน้ำ			ปริมาณซีเมนต์เพสต์		การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดร้อยละ (%)
	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	ค่ายุบตัว (ซม.)	แรงอัดร้อยละ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดร้อยละ (กก./ตร.ซม.)	น้ำ (กก.)	ซีเมนต์ (กก.)	
30	5.75	882	391	8.85	854	387	44.9	58.9	-1.02
30	6	801	369	8.75	788	358	29.8	91.9	-1.83
60	4.5	803	384	12.15	780	344	72	84.7	-5.48
60	4.5	821	372	8.5	780	358	37.2	40.8	-3.78
90	1.4	788	382	7.8	888	438	187.2	220	+20.78
90	2.6	833	378	12	743	337	74.3	87.7	-10.85


หมายเหตุ 30, 60, 90 หมายถึง เวลาก่อนผสมน้ำหลังจากครบ 2 ชั่วโมง

รูปที่ 5.8 แสดงผลกระทบของปริมาณซีเมนต์ผสมที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม (0.85) ต่อกำลังอัดปลายของคอนกรีตผสมซ้ำ




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่ให้ฟรี... ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 5.7 แสดงผลกระทบของปริมาณซีเมนต์พิเศษที่มีอัตราส่วนต่อซีเมนต์ลดลง (D.5B) ต่อกำลังอัดปลายของคอนกรีตผสมซาก



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 5.8 แสดงผลกระทบของปริมาณซีเมนต์โพสท์เทสต์ที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.7B) ต่อกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซัง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตเห็นเข้าใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 5.3.5 ผลการทดสอบเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมช้ำด้วยซีเมนต์เพสต์

จากการทดสอบโดยเลือกตัวอย่างคอนกรีตผสมช้ำด้วยซีเมนต์เพสต์ที่ใช้ในส่วนผสมน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับกับคอนกรีตก่อนผสมช้ำ ปริมาณน้ำและปูนซีเมนต์ที่เพิ่มเมื่อเวลาก่อนการผสม 180 นาที คือ 37.2 และ 56.4 กิโลกรัม ตามลำดับ ทำให้ค่าความยุบตัวเพิ่มขึ้นจาก 4.5 ซม. เป็น 8 ซม. พบว่าเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมช้ำเป็นไปตามตารางที่ 5.13 และรูปที่ 5.9

ตารางที่ 5.13 แสดง ผลการทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมช้ำ

	ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มแรก (ชั่วโมง:นาที)	ระยะเวลาการก่อตัวสุดท้าย (ชั่วโมง:นาที)
คอนกรีตก่อนผสมช้ำ	5:30	7:45
คอนกรีตหลังผสมช้ำ	5:55	8:20

รูปที่ 5.5 แสดงเวลาการแก่ตัวของคอนกรีตผสมปูน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 6

### การวิเคราะห์ผลการทดสอบ

#### 6.1 การศึกษาเวลาการผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต

##### -ผลกระทบต่อความสามารถเทได้ของคอนกรีต

จากการทดสอบตัวอย่างพบว่า การสูญเสียค่าความชุ่มตัวมีความสัมพันธ์กับเวลา ก่อนการผสมซึ่งแสดงในรูปที่ 5.3 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งคอนกรีตธรรมดาและคอนกรีตผสม สารหน่วงจะสูญเสียความสามารถเทได้เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาก่อนการผสมเข้ามากขึ้น ทั้งนี้เนื่อง จาก

1. ปฏิริยาไฮเดรชัน โดสปกติน้ำในส่วนผสมบางส่วนจะเข้าทำปฏิริยาไฮเดรชันกับซีเมนต์เกิดเป็นของแข็งใหม่รวมเรียกว่า ซีเมนต์เจล ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความต้องการน้ำในการทำปฏิริยาจึงเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป ปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในช่องว่างจึงน้อยลง ส่งผลให้ค่าความชุ่มตัวของคอนกรีตลดลง

2. ความร้อนสะสมที่เกิดจากปฏิริยาไฮเดรชันจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามเวลาก่อนการผสมเข้า ทำให้อุณหภูมิภายในของคอนกรีตเพิ่มสูงขึ้นด้วย จากรูปที่ 2.3 แสดงให้เห็นว่าอัตราการระเหยของน้ำในส่วนผสมเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาก่อนการผสมเข้า

3. เมื่อผสมคอนกรีตเป็นเวลานานทำให้วัสดุผสมมีความละเอียดเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขัดสีกันเอง ความต้องการซีเมนต์ที่จะมาเคลือบผิวของวัสดุผสมจึงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ค่าความชื้นเหลวเท่าเดิม แต่ปริมาณซีเมนต์เพทส์มีค่าคงที่ดังนั้นความชื้นเหลวของซีเมนต์เพทส์จึงลดน้อยลง

จากรูปที่ 5.3 คอนกรีตผสมสารหน่วงที่ใช้อัตราส่วนผสมของคอนกรีตเดียวกันกับคอนกรีตธรรมดาจะให้ค่าความยวบตัวเริ่มต้นมากขึ้น เป็นผลมาจากคุณสมบัติของสารหน่วงการก่อดัวที่ผสมเพิ่ม เพราะคอนกรีตผสมสารหน่วงต้องการค่าความยวบตัวที่มากกว่าปกติ เพื่อชดเชยค่าความยวบตัวที่ต้องสูญเสียไปเมื่อต้องใช้เวลาการผสมนานมากขึ้น

#### -ผลกระทบต่อกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

จากรูปที่ 5.1 จะเห็นได้ว่าค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตชนิดธรรมดาที่อายุ 28 วัน เพิ่มสูงขึ้นตามเวลาการผสม โดยเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างคงที่ในช่วงเวลา 90 นาทีแรกของการผสมและมีแนวโน้มที่ต่ำลงเล็กน้อยเมื่อเวลาการผสมที่ 120-150 นาที ในขณะที่เดียวกัน คอนกรีตผสมสารหน่วงมีค่ากำลังอัดประลัยค่อนข้างคงที่ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยที่เวลาการผสม 150 นาทีแรก และมีแนวโน้มต่ำลงเมื่อเวลาการผสมที่ 180 และ 210 นาที แต่โดยเฉลี่ยแล้วค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตทั้งสองชนิดยังมีค่าสูงกว่าค่ากำลังอัดประลัยที่ออกแบบไว้ (240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ผลการทดสอบดังกล่าววิเคราะห์ได้ดังนี้

ตามธรรมชาติของคอนกรีต ความแข็งแรงของคอนกรีตเพิ่มขึ้นเมื่อมวลรวมในคอนกรีตจัดเรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอ การเพิ่มเวลาการผสมมากขึ้นทำให้คอนกรีตคลุกเคล้ากันอย่างสม่ำเสมอ เกิดช่องว่างในเนื้อคอนกรีตน้อยลงทำให้มีกำลังรับแรงอัดสูงขึ้น แต่จากผลการทดลองพบว่าในช่วงแรกค่ากำลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีตมีค่าค่อนข้างคงที่ที่ไม่เพิ่มขึ้น อธิบายได้ว่า ในช่วงระหว่างการคลุกเคล้าส่วนผสมคอนกรีต ความร้อนอันเกิดจากการเสียดสีกันเองของมวลรวม และจากปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์กับน้ำมีค่าเพิ่มขึ้น อุณหภูมิในเนื้อคอนกรีตสูง ทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันดำเนินไปช้ากว่าที่ควร มีผลทำให้กำลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีตมีค่าลดลง ดังนั้นกำลังประลัยของคอนกรีตที่ได้จึงมีค่าค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

## 6.2 การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์

คอนกรีตที่ใช้ในการผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์เป็นคอนกรีตผสมสารหน่วงประเภท D (น้ำยาลดน้ำและยืดเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต) ตามมาตรฐาน ASTM C 494 โดยใส่ปริมาณ 200 มิลลิลิตรต่อซีเมนต์ 100 กิโลกรัม

### -ผลกระทบต่อความสามารถเทได้ของคอนกรีตผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์

ในการศึกษาผลกระทบของซีเมนต์เพสต์ต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถเทได้ของคอนกรีตผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์ที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์  $+0.0$ ,  $+0.1$ ,  $-0.1$  ของค่าเดิมลงในคอนกรีตผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์ที่ 150, 180 และ 210 นาที ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 5.5 พบว่า การยบตัวของคอนกรีตผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์เปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามปริมาณของซีเมนต์เพสต์ และการเพิ่มความสามารถเทได้ด้วยซีเมนต์เพสต์นี้จะขึ้นอยู่กับเวลาก่อนการผสมด้วย กล่าวคือเมื่อเวลาก่อนการผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์มากขึ้นจะต้องใช้ซีเมนต์เพสต์ปริมาณที่มากขึ้นด้วยเพื่อให้คอนกรีตผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์มีความสามารถเทได้เท่าเดิม ทั้งนี้เกิดจากซีเมนต์เพสต์ไปเคลือบอนุภาคมวลรวมทำให้เกิดความลื่นในเนื้อคอนกรีตสด เมื่อเวลาก่อนการผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์มากขึ้นทำให้ได้ซีเมนต์เพสต์ที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องใช้ซีเมนต์เพสต์ในปริมาณมากกว่าเดิมเพื่อเคลือบอนุภาคซีเมนต์เพสต์ที่เกิดขึ้น

### -ผลกระทบต่อกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์

กำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์พิจารณาเมื่อคอนกรีตอายุ 28 วัน พบว่าจากการเติมซีเมนต์เพสต์ที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม (0.66) และลดลง (0.56) ของค่าเดิม ลงในคอนกรีตผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์ที่เวลาการผสม 150, 180 และ 210 นาทีตามลำดับในปริมาณต่างๆกัน มีผลทำให้กำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์มีค่าสูงกว่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ผสมเมื่อเวลา 120 นาที เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกำลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับงานวิชาการเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
อัดประลัยของคอนกรีตผสมซัลฟัดวันซีเมนต์เพสต์ด้วยอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม (0.66)  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และลดลง (0.56) มีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 7.5 %, 15 % ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 5.6 และ 5.7 ทั้งนี้เนื่องจากการเติมซีเมนต์เพศลงไปในส่วนผสม ทำให้เพิ่มปริมาณเม็ดซีเมนต์ที่ทำปฏิกิริยาไฮเดรชันกับน้ำมากขึ้นด้วย ซีเมนต์เจ็ลที่เกิดขึ้นใหม่นี้ช่วยลดช่องว่างในเนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตสามารถรับกำลังอัดได้มากขึ้น เมื่อลดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ให้น้อยลง แสดงว่าปริมาณเม็ดซีเมนต์ในคอนกรีตมีค่าสูงขึ้น ดังนั้นกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์เพศที่มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง (0.56) มีค่าสูงมากกว่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซ้ำที่มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม (0.66)

จากรูปที่ 5.8 แสดงการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์เพศที่อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น (0.76) พบว่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซ้ำที่เวลาการผสม 150, 180 และ 210 นาที มีค่าน้อยลงกว่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่เวลาการผสม 120 นาที โดยมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเฉลี่ยลดลงประมาณ 7 %

การที่ กำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซ้ำลดน้อยลงเนื่องมาจาก ปริมาณน้ำที่ผสมเพิ่มขึ้นไปแทรกอยู่ระหว่างอนุภาคของซีเมนต์เจ็ลทำให้เกิดช่องว่างในซีเมนต์เพศเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าปริมาณเม็ดซีเมนต์ที่ทำปฏิกิริยาไฮเดรชันกับน้ำจะมากขึ้นก็ตาม แต่อัตราส่วนเจ็ลต่อช่องว่างของซีเมนต์เพศยังมีสัดส่วนที่น้อยลง ดังนั้นกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซ้ำจึงมีค่าน้อยลงด้วย

แต่จากผลการทดลองที่เวลาการผสมซ้ำ 210 นาที ใช้ซีเมนต์ในการผสมเพิ่มถึง 220 กิโลกรัมต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร ทำให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยเพิ่มขึ้นประมาณ 20 % จากผลการทดลองนี้จะเห็นได้ว่าน้ำหนักซีเมนต์ที่ผสมเพิ่มมีปริมาณมากเป็น 0.68 เท่าของน้ำหนักซีเมนต์ที่ใช้ในส่วนผสมเริ่มแรก ซึ่งอาจพอกล่าวได้ว่าปริมาณซีเมนต์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำทำให้ได้ซีเมนต์เจ็ลมีค่ามากพอ ทำให้อัตราส่วนเจ็ลต่อช่องว่างของซีเมนต์เพศมีค่าเพิ่มขึ้น กำลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีตผสมซ้ำจึงมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ค่าความสุบตัวของคอนกรีตมีค่าน้อยมากทำให้คอนกรีตผสมซ้ำที่เวลานี้ต้องการน้ำเพื่อชดเชยกับน้ำที่สูญเสียไปเป็นปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อให้ปูนซีเมนต์ทำปฏิกิริยาไฮเดร

ชั้นกับน้ำได้อย่างเต็มที่และสม่ำเสมอ  
เพิ่มมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้คอนกรีตผสมซ้าจึงมีค่ากำลังอัดประลัย

### -ผลกระทบต่อเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมซ้า

จากตารางที่ 5.13 จะเห็นได้ว่าเวลาการก่อตัวเริ่มต้นและเวลาการก่อตัว  
สุดท้ายของคอนกรีตผสมซ้าใช้เวลายาวนานขึ้นประมาณ 25 และ 35 นาทีตามลำดับ ทั้งนี้  
เป็นเพราะการพัฒนาความต้านทานการรวมของเข็มขึ้นอยู่กับการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน  
ในช่วงเวลาก่อนการผสมซ้านั้นซีเมนต์กับน้ำยังคงทำปฏิกิริยาไฮเดรชันไปเรื่อยๆ เมื่อนำ  
คอนกรีตมาผสมซ้าด้วยซีเมนต์เฟสดี ปูนซีเมนต์และน้ำที่ผสมเพิ่มขึ้นนั้นจะเข้าทำปฏิกิริยากันขึ้น  
ใหม่ ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของคอนกรีตผสมซ้าจึงยาวนานขึ้น แต่เมื่อพิจารณาถึง  
ปริมาณของซีเมนต์เฟสดีที่ผสมเพิ่มยังคงมีค่าน้อย ด้วยเหตุนี้ระยะเวลาการก่อตัว  
ของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นจึงมีค่าไม่มากนัก

### 6.3 การประเมินผลการทดสอบ

จากการทดสอบ จะเห็นได้ว่าคุณภาพของคอนกรีตบางกลุ่มตัวอย่างมีค่าความ  
แปรปรวนสูง ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ สรุปได้ดังนี้

1. คุณสมบัติของวัสดุผสม เนื่องจากได้ทำการทดสอบที่โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
วัสดุผสมที่ใช้ทำการศึกษาได้เปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้คุณสมบัติของวัสดุแปรปรวน มีผลทำให้  
ผลการทดสอบผิดพลาดได้

2. ไม้แบบ โรงงานวิจัยนี้ใช้ตัวอย่างทดสอบจำนวนมาก เพื่อให้การทดสอบ  
เป็นไปอย่างสะดวกและประหยัดที่สุด จึงใช้ไม้แบบเป็นแบบหล่อลูกบาศก์ 15\*15\*15 ซม.  
เนื่องจากต้องใช้ไม้แบบเก่าหลายครั้ง ดังนั้นขนาดของคอนกรีตที่ได้จึงไม่ได้มาตรฐาน  
เหมือนกับแบบหล่อที่ทำจากเหล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ข้อจำกัดด้านเวลา เนื่องจากตัวอย่างที่ทำการทดสอบมีเป็นจำนวนมาก ทำให้ใช้เวลาในการเทแบบหล่อมากขึ้นตามไปด้วย โครงการวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของเวลาที่มีต่อคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีต ดังนั้นเวลาที่ใช้ดำเนินการทดสอบจึงคลาดเคลื่อนไปบ้าง

4. อุณหภูมิขณะทำการทดสอบไม่แน่นอน บางครั้งมีค่าสูงถึง 36 องศาเซลเซียส ทำให้คอนกรีตสูญเสียค่าสูบตัวเร็วกว่าปกติ ผลการทดสอบจึงมีความแปรปรวน

5. อุปกรณ์และวิธีดำเนินการทดสอบมีข้อบกพร่องในบางจุด สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลด้วยเช่นกัน

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น แม้ผลการทดลองด้านกำลังอัดประลัยจะให้ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนน้อยมาก แต่เมื่อประเมินผลโดยรวมแล้ว ถือว่าการทดสอบอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้เท่านั้น

## บทที่ 7

### สรุปผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ

#### 7.1 การศึกษาเวลาการผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต

จากผลการศึกษาดังนี้

1. ความสามารถเทได้ของคอนกรีตธรรมดาและคอนกรีตผสมสารหน่วง ขึ้นอยู่กับเวลาการผสม กล่าวคือ ที่เวลาการผสมมากขึ้น คอนกรีตจะสูญเสียค่าความยุบตัวมากขึ้น โดยค่าสูญเสียการยุบตัวจะแปรผันตามเวลาการผสม
2. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตธรรมดาค่อนข้างคงที่เมื่อเวลาการผสม 90 นาที แรก และมีค่าลดต่ำลงที่เวลาการผสม 120 และ 150 นาที
3. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมสารหน่วงที่เวลาการผสม 150 นาทีแรกมีค่าค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ที่เวลาผสม 180 และ 210 นาที หลังจากนั้นกำลังอัดประลัยของคอนกรีตมีค่าลดต่ำลง
4. ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มแรกและก่อตัวสุดท้ายของคอนกรีตธรรมดามีค่า 2 ชั่วโมง 30 นาที และ 5 ชั่วโมงตามลำดับ ส่วนคอนกรีตผสมสารหน่วงมีระยะเวลาการก่อตัวเริ่มแรกและก่อตัวสุดท้ายที่ 5 ชั่วโมง 45 นาที และ 7 ชั่วโมง 30 นาที ตามลำดับ
5. การนำคอนกรีตสดไปใช้งาน หากคอนกรีตสดยังคงมีความสามารถเทได้อยู่ คอนกรีตสดนั้นยังคงนำไปใช้งานได้ เพราะค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเวลาการผสมนานขึ้น

## 7.2 การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์เพชร

จากผลการทดสอบภายใต้ขอบเขตของโครงการวิจัยที่กำหนดไว้สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. เมื่อเติมซีเมนต์เพชรลงในส่วนผสมคอนกรีต จะสามารถยืดเวลาการก่อตัวของคอนกรีตได้ จากตัวอย่างที่เลือกทำการทดสอบผสมซ้ำคอนกรีตที่เวลา 180 นาทีหลังการผสมเริ่มแรก สามารถยืดเวลาการก่อตัวเริ่มแรกและการก่อตัวสุดท้าย 25 และ 35 นาที ตามลำดับ

2. ความสามารถเทได้ของคอนกรีตผสมซ้ำขึ้นอยู่กับเวลาก่อนการผสมซ้ำเป็นหลัก โดยคอนกรีตผสมซ้ำจะสูญเสียการยุบตัวมากขึ้นเมื่อเวลาก่อนการผสมซ้ำมากขึ้น

3. ปริมาณซีเมนต์เพชรที่ผสมเพิ่ม ขึ้นอยู่กับอัตราการสูญเสียค่าความยุบตัวของคอนกรีต คอนกรีตที่สูญเสียค่าความยุบตัวมากจะต้องการปริมาณซีเมนต์เพชรเพิ่มมากขึ้นด้วย

4. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ของซีเมนต์เพชรที่เพิ่ม โดยมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นประมาณ 7.5 % และ 15 % เมื่อเติมซีเมนต์เพชรที่ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิมและลดลง 0.1 จากค่าเดิม ตามลำดับ ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยของคอนกรีตลดต่ำลงประมาณ 7 % เมื่อเติมซีเมนต์เพชรที่มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น 0.1 จากค่าเดิม

5. การเพิ่มความสามารถเทได้ของคอนกรีตผสมซ้ำด้วยซีเมนต์เพชรจะมีผลให้ราคาคอนกรีตเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณซีเมนต์ที่ผสมเพิ่ม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 7.2 เมื่อพิจารณาเฉพาะปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 ที่ผสมเพิ่มจัดว่ามีค่าน้อยเมื่อเทียบกับราคาคอนกรีตผสมเสร็จของผู้ผลิต ดังนั้นหากประสบปัญหาในหน้างาน การเลือกใช้ซีเมนต์เพชร

กับคอนกรีตก่อนการผสม ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 7.1 และ 7.2 ประกอบ

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจใช้คอนกรีตผสมซ้ำหรือไม่นั้น นอกจากพิจารณาด้านคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซ้ำและราคาปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ อีก อันได้แก่ แหล่งวัตถุดิบ ความสะดวกและความพร้อมในการทำงาน การจัดส่ง ระยะเวลาที่ต้องสูญเสียเพิ่มขึ้น เป็นต้น สำหรับโครงการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ โดยพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติด้านความสามรถเทได้และกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซ้ำเท่านั้น

ตารางที่ 7.1 แสดงขอบเขตค่าความยวบตัวและปริมาณของซีเมนต์แห้งของคอนกรีตผสมซ้ำ

เวลา (นาที)	ค่าการยวบตัว เริ่มต้น (ซม.)	ปริมาณซีเมนต์แห้ง (กก.)	
		น้ำ	ซีเมนต์
0	7.5-12.5	—	—
30	5.5-6.8	19-48	29-106
60	3.25-4.65	32-63	49-95
90	1.4-3.65	58-83	87-126

หมายเหตุ 0, 30, 60, 90 หมายถึง เวลานับจากผสมคอนกรีตไปแล้ว 2 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 7.2 แสดงราคาคอนกรีตผสมช้ำด้วยซีเมนต์พิเศษ

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จราคาลูกบาศก์เมตรละ 1200 บาท

ราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ถุง 50 กิโลกรัม ราคา 85 บาท

ปูนซีเมนต์ที่ผสมเพิ่ม ต่อคอนกรีต 1ลบ.ม.		ราคารวมของคอนกรีตผสมเสร็จและปูนซีเมนต์ ผสมเพิ่มในปริมาณต่างๆ (บาท)					เปอร์เซ็นต์เพิ่ม ของราคาคอนกรีต ผสมช้ำ (%)
ปริมาณ (กก.)	ราคา (บาท)	1 ลบ.ม.	2 ลบ.ม.	3 ลบ.ม.	4 ลบ.ม.	5 ลบ.ม.	
40	68	1268	2536	3804	5072	6340	5.36
50	85	1285	2570	3855	5140	6425	6.61
60	102	1303	2604	3906	5206	6510	7.83
70	119	1319	2638	3957	5276	6595	9.02
80	136	1336	2672	4008	5344	6680	10.18
90	153	1353	2706	4059	5412	6765	11.31
100	170	1370	2740	4110	5480	6850	12.41
120	204	1404	2808	4212	5616	7026	14.53
140	238	1438	2876	4314	5752	7190	16.55
160	272	1472	2944	4416	5888	7360	18.48
180	306	1506	3012	4518	6024	7530	20.32
200	340	1540	3080	4620	6160	7700	22.08
220	374	1574	3148	4722	6296	7870	23.76
240	408	1608	3216	4824	6432	8040	25.37
260	442	1642	3284	4926	6568	8210	26.92

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ข้อเสนอแนะ

ในขณะที่เดิมที่เมนต์เพสท์ลงไปใ้ในคอนกรีต ควรหมั่นผสมด้วยความเร็วและ เวลาที่มากพอที่จะให้ที่เมนต์เพสท์กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อสามารถนำคอนกรีต ผสมเข้าด้วยที่เมนต์เพสท์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดมากยิ่งขึ้น จึงควรศึกษา คุณสมบัติอื่นๆของคอนกรีตผสมเข้าด้วย เช่น แรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีต กำลังรับแรงดึง เวลาการก่อตัวหลังผสมเข้า การสึกกร่อนของคอนกรีต เป็นต้น

โครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ตั้งกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้นผลการ ศึกษาจึงมีข้อจำกัดอยู่มาก เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น จึงควรทำการศึกษา คอนกรีตผสมเข้าที่ค่ากำลังอัดประลัยต่างๆ กัน นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า คอนกรีตผสมเสิร์จ เป็นที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป การศึกษาเพื่อนำไปใช้งานจริง จึงควรศึกษาสภาพสนาม ของคอนกรีตผสมเข้าด้วยที่เมนต์เพสท์สำหรับคอนกรีตผสมเสิร์จด้วย

## เอกสารอ้างอิง

1. ธาดา เตียประเสริฐ "สภาพสนามของเวลาการผสมและการผสมซ้ำสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ," วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
2. Beauwfiat F.W. & Hoadley P.G., "Mix Time and Retempering Studies on Ready-Mixed Concrete," ACT Journal, V.70, 60-73, 1973.
3. วินิต ช่อวิเชียร "ผลของการผสมซ้ำที่มีต่อกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีต," รายงานผลการวิจัยฉบับที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523, หน้า 108-115
4. อภิชาติ จันททรัพย์ "คอนกรีตผสมซ้ำด้วยสารลดน้ำพิเศษ," วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
5. Berhane Z., "Evaporation of water from Fresh Mortar and Concrete at Different Environmental Conditions," ACT Journal , V.81, 560-565, 1984.
6. Power, T.C. "The Nature of Concrete," In Significance of Tests and Properties of Concrete and Concrete-Making Materials, pp. 61-72 Publication STP 169-A. Philadelphia : 1966
7. Power, T.C. "The Physical Structure and Engineering Properties of Concrete," Portland Cement Association Research and Development Laboratories Bulletin No.90 (July 1958) : 1-28
8. Power, T.C. "Structure and Physical Properties of Hardened Portland Cement paste." Juornal of the America Ceramic Society 41

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9. Neville, A.M Property of Concrete. 2d. ~~metriced~~. London:  
Pitman Puvlishing 1973
10. Power, T.C., and Brownyard, T.L. "Studies of the Physical  
Properties of Hardened Portland Cement Paste (Nine  
Parts)." Journal of the American Cement Institute 43  
(October 1946 to April 1947)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-1 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต  
ชนิดธรรมดา ที่อายุ 7 วัน

เวลา การผสม	ค่าชุกตัว (ชม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ชม.)	สัมประสิทธิ์ ความปรวนแปร
0		8.053	460		
0		8.232	450		
0		8.147	455		
0		8.203	430		
0		8.289	420		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>11.5</b>	<b>8.181</b>	<b>443</b>	<b>201</b>	<b>3.47</b>
30		8.372	450		
30		8.266	445		
30		8.393	460		
30		8.373	450		
30		8.354	430		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>9</b>	<b>8.344</b>	<b>447</b>	<b>203</b>	<b>2.19</b>
60		8.251	420		
60		8.237	440		
60		8.322	450		
60		8.338	445		
60		8.346	410		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>6.75</b>	<b>8.299</b>	<b>433</b>	<b>196</b>	<b>3.55</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-2 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต  
ชนิดธรรมดา ที่อายุ 7 วัน

เวลา การผสม.	ค่าขุบตัว (ชม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ชม.)	สัมประสิทธิ์ ความปรวนแปร
90		8.237	470		
90		8.269	400		
90		8.272	465		
90		8.31	440		
90		8.322	460		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>4.75</b>	<b>8.282</b>	<b>447</b>	<b>203</b>	<b>5.73</b>
120		8.356	450		
120		8.299	390		
120		8.271	415		
120		8.321	420		
120		8.275	460		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>2.5</b>	<b>8.424</b>	<b>427</b>	<b>194</b>	<b>5.91</b>
150		8.32	390		
150		8.331	430		
150		8.293	420		
150		8.279	420		
150		8.267	410		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>1</b>	<b>8.298</b>	<b>414</b>	<b>188</b>	<b>3.28</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-3 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต

ชนิดธรรมดา ที่อายุ 14 วัน

เวลา การผสม	ค่าขุบตัว (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	สัมประสิทธิ์ ความแปรปรวน
0		8.412	520		
0		8.443	500		
0		8.432	480		
0		8.412	470		
0		8.439	525		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>11.5</b>	<b>8.428</b>	<b>499</b>	<b>226</b>	<b>4.32</b>
30		8.431	530		
30		8.495	470		
30		8.423	510		
30		8.37	520		
30		8.477	495		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>9</b>	<b>8.439</b>	<b>505</b>	<b>229</b>	<b>4.15</b>
60		8.411	470		
60		8.4	490		
60		8.551	520		
60		8.477	510		
60		8.444	470		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>6.75</b>	<b>8.461</b>	<b>482</b>	<b>223</b>	<b>4.15</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-4 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต

ชนิดธรรมดา ที่อายุ 14 วัน

เวลา การผสม	ค่าขุบตัว (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	สัมประสิทธิ์ ความปรวนแปร
90		8.431	505		
90		8.42	480		
90		8.381	500		
90		8.387	490		
90		8.432	470		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>4.75</b>	<b>8.414</b>	<b>498</b>	<b>222</b>	<b>2.82</b>
120		8.434	500		
120		8.332	420		
120		8.319	480		
120		8.345	480		
120		8.467	480		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>2.5</b>	<b>8.379</b>	<b>468</b>	<b>212</b>	<b>5.8</b>
150		8.454	480		
150		8.464	450		
150		8.401	470		
150		8.327	420		
150		8.378	420		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>1</b>	<b>8.405</b>	<b>450</b>	<b>204</b>	<b>6.13</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-5 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต  
ชนิดธรรมดา ที่อายุ 28 วัน

เวลา การผสม	ค่าชุปตัว (ชม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	สัมประสิทธิ์ ความปรวนแปร
0		8.453	500		
0		8.432	540		
0		8.347	570		
0		8.403	580		
0		8.388	540		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>11.5</b>	<b>8.401</b>	<b>542</b>	<b>246</b>	<b>4.43</b>
30		8.372	555		
30		8.388	580		
30		8.453	595		
30		8.373	580		
30		8.454	550		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>9</b>	<b>8.404</b>	<b>568</b>	<b>257</b>	<b>2.98</b>
60		8.451	565		
60		8.337	515		
60		8.422	520		
60		8.438	535		
60		8.237	570		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>6.75</b>	<b>8.377</b>	<b>541</b>	<b>245</b>	<b>4.18</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-6 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต  
ชนิดธรรมดา ที่อายุ 28 วัน

เวลา การผสม	ค่าขุบตัว (ชม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ชม.)	สัมประสิทธิ์ ความปรวนแปร
90		8.32	525		
90		8.47	540		
90		8.372	535		
90		8.052	550		
90		8.012	520		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>4.75</b>	<b>8.245</b>	<b>534</b>	<b>242</b>	<b>2</b>
120		8.027	565		
120		8.355	515		
120		8.357	520		
120		8.21	580		
120		8.111	590		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>2.5</b>	<b>8.212</b>	<b>550</b>	<b>249</b>	<b>5.17</b>
150		8.424	505		
150		8.361	520		
150		8.43	515		
150		8.488	535		
150		8.475	495		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>1</b>	<b>8.435</b>	<b>510</b>	<b>232</b>	<b>2.64</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-7 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต

ผสมสารหน่วงที่อายุ 7 วัน

เวลา การผสม	ค่ายุบตัว (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	สัมประสิทธิ์ ความปรวนแปร
0		8.012	500		
0		8.197	470		
0		8.251	480		
0		8.295	480		
0		8.245	505		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>17.75</b>	<b>8.2</b>	<b>487</b>	<b>221</b>	<b>2.72</b>
60		8.333	510		
60		8.269	490		
60		8.284	480		
60		8.269	480		
60		8.36	510		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>13.75</b>	<b>8.302</b>	<b>494</b>	<b>224</b>	<b>2.75</b>
120		8.313	530		
120		8.224	510		
120		8.26	485		
120		7.846	485		
120		7.981	500		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>9.5</b>	<b>8.085</b>	<b>502</b>	<b>228</b>	<b>3.37</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-8 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต  
ผสมสารหน่วง ที่อายุ 7 วัน

เวลา การผสม	ค่ายุบตัว (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	สัมประสิทธิ์ ความปรวนแปร
150		8.326	470		
150		8.271	480		
150		8.28	470		
150		8.24	500		
150		8.219	480		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>7</b>	<b>8.257</b>	<b>482</b>	<b>218</b>	<b>2.42</b>
180		8.379	510		
180		8.251	470		
180		8.269	480		
180		8.311	530		
180		8.25	510		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>4.5</b>	<b>8.291</b>	<b>502</b>	<b>228</b>	<b>4.06</b>
210		7.995	430		
210		8	440		
210		7.885	470		
210		8.101	430		
210		8.902	440		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>1.75</b>	<b>7.977</b>	<b>442</b>	<b>200</b>	<b>3.33</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ๓-๘ ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต  
ผสมสารหน่วง ที่อายุ 14 วัน

เวลา การผสม	ค่าขุบตัว (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	สัมประสิทธิ์ ความปรวนแปร
0		8.382	520		
0		8.387	535		
0		8.376	52		
0		8.223	580		
0		8.355	530		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>17.75</b>	<b>8.341</b>	<b>533</b>	<b>242</b>	<b>2.76</b>
60		8.221	580		
60		8.344	510		
60		8.321	540		
60		8.248	545		
60		8.33	560		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>13.75</b>	<b>8.293</b>	<b>547</b>	<b>248</b>	<b>4.23</b>
120		8.302	570		
120		8.33	595		
120		8.255	570		
120		8.224	580		
120		8.364	555		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>9.5</b>	<b>8.295</b>	<b>570</b>	<b>258</b>	<b>2.42</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-10 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต  
ผสมสารหน่วง ที่อายุ 14 วัน

เวลา การผสม	ค่าขุบตัว (ชม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	สัมประสิทธิ์ ความปรวนแปร
150		8.341	550		
150		8.385	590		
150		8.35	605		
150		8.29	580		
150		8.382	580		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>7</b>	<b>8.35</b>	<b>577</b>	<b>282</b>	<b>8.45</b>
180		8.392	580		
180		8.371	500		
180		8.211	560		
180		8.307	510		
180		8.298	555		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>4.5</b>	<b>8.316</b>	<b>541</b>	<b>245</b>	<b>5.68</b>
210		8.388	550		
210		8.319	570		
210		8.301	510		
210		8.296	510		
210		8.285	540		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>1.75</b>	<b>8.317</b>	<b>536</b>	<b>243</b>	<b>4.35</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-11 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต  
ผสมสารหน่วง ที่อายุ 28 วัน

เวลา การผสม	ค่าขุบตัว (ชม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	สัมประสิทธิ์ ความปรวนแปร
0		8.395	835		
0		8.335	595		
0		8.344	800		
0		8.371	585		
0		8.318	820		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>17.75</b>	<b>8.353</b>	<b>807</b>	<b>275</b>	<b>2.97</b>
80		8.344	580		
80		8.388	580		
80		8.388	615		
80		8.255	630		
80		8.442	825		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>13.75</b>	<b>8.367</b>	<b>608</b>	<b>278</b>	<b>3.23</b>
120		8.379	880		
120		8.308	850		
120		8.33	650		
120		8.358	825		
120		8.364	885		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>9.5</b>	<b>8.347</b>	<b>854</b>	<b>286</b>	<b>2.96</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-12 ผลการทดสอบสภาพเวลาผสมที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต  
ผสมสารหน่วง ที่อายุ 28 วัน

เวลา การผสม	ค่ายุบตัว (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	สัมประสิทธิ์ ความปรวนแปร
150		8.165	855		
150		8.148	820		
150		8.411	865		
150		8.484	845		
150		8.375	880		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>7</b>	<b>8.372</b>	<b>849</b>	<b>294</b>	<b>2.48</b>
180		8.337	570		
180		8.332	800		
180		8.414	860		
180		8.347	825		
180		8.331	815		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>4.5</b>	<b>8.358</b>	<b>814</b>	<b>278</b>	<b>4.81</b>
210		8.255	580		
210		8.442	580		
210		8.21	640		
210		8.395	800		
210		8.388	805		
<b>เฉลี่ย</b>	<b>1.75</b>	<b>8.358</b>	<b>803</b>	<b>273</b>	<b>3.38</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก ๒ ผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตผสมซังด้วยซีเมนต์เพสต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ๕-1 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมซีเมนต์ชนิดพิเศษ

อัตราส่วนน้ำหนักซีเมนต์เท่าเดิม (บ.๓๐) อายุ 7 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตอ่อนผสม					คอนกรีตกำลังผสม					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม(กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณปร	หมายเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประลัย ( กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณปร					
A3001	๐.47	๐๐๐			A3000	๐.32	๐๐5							
A3002	๐.225	๐๐๐			A3007	๐.201	๐50							
A3003	๐.159	๕๐๐			A300๐	๐.1๐3	๐๐๐							
A3004	๐.321	๐15			A300๘	๐.25	๐75							
A3005	๐.201	5๐๐			A3010	๐.33	๐๐5							
เฉลี่ย	๐.275	5๐7	271	1.๐5	เฉลี่ย	๐.271	๐๕7	302	1.54		42.๐			เพิ่ม 11.44 %
B3001	๐.1๕๐	5๐5			B300๐	๐.271	๕55							
B3002	๐.25	๐20			B30๐7	๐.3๐5	๐๘๐							
B3003	๐.339	๐20			B30๐๐	๐.13๘	๐75							
B3004	๐.212	๕15			B30๐๘	๐.27	๕5๐							
B3005	๐.2๕3	5๐๐			B3010	๐.2๐๘	๐๐5							
เฉลี่ย	๐.253	๓๐๘	27๐	212	เฉลี่ย	๐.255	๓71	304	๒.3๐		23.5๐			เพิ่ม 10.14%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมน้ำ A, B  
30 แสดงถึง เวลาก่อนผสมน้ำหลังจากที่คอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-2 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมเข้าด้วยนิมมเอนท์

อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับเดิม (0.๕๐) อุณหภูมิ ๖ วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตก่อนผสม				คอนกรีตหลังผสม				ปริมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประจักษ์ (%)
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลกรัมตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรานแปร	หมายเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลกรัมตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)		
AB001	๕.3๕2	๕1๐	AB00๐	๐.42๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐			
AB002	๕.43๐	57๐	AB007	๐.32๕	๕3๐	๕3๐	๕3๐			
AB003	๕.41๐	57๐	AB0๐๐	๐.54๕	๕2๐	๕2๐	๕2๐			
AB004	๕.35	5๘๐	AB0๐๘	๐.4๐2	๕๕๐	๕๕๐	๕๕๐			
AB005	๕.427	575	AB01๐	๕.4๕	๕๕5	๕๕5	๕๕5			
เฉลี่ย	๕.4๐3	5๕2	เฉลี่ย	๕.45	๕๖๕	๕๖๕	๕๖๕	27๕	๕๐.4	เพิ่มขึ้น 4.17%
๕๐๐1	๕.1๐5	5๕5	๕๕๐๐๐	๕.๐32	๕45	๕45	๕45			
๕๐๐2	๕.44๐	5๕5	๕๕๐๐7	๕.514	5๕5	5๕5	5๕5			
๕๐๐3	๕.411	5๘๐	๕๕๐๐8	๕.577	๕3๐	๕3๐	๕3๐			
๕๐๐4	๕.32	57๐	๕๕๐๐๙	๕.431	70๐	70๐	70๐			
๕๐๐5	๕.4๐1	5๘๐	๕๕๐1๐	๕.472	๕45	๕45	๕45			
เฉลี่ย	๕.34๕	57๕	เฉลี่ย	๕.4๐๐	๕43	๕43	๕43	2๕1	5๐.1	เพิ่มขึ้น 11.๐4%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B  
 ๕๐ แสดงถึง เวลาทดสอบกำลังจากทั้งคอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-3 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมน้ำด้วยซีเมนต์โพสท์

อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่าเดิม(0.๘๗) อายุ 7 วัน

คอนกรีตก่อนผสม		คอนกรีตหลังผสม					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประจักษ์ (%)		
น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)	หน้าตัด (กก.)	น้ำหนัก (กก.)	หน้าตัด (กิโลนิวตัน)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลนิวตัน)				กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร
หมายเลข ตัวอย่าง	000	000	0.521	0.388	0.388	0.388	0.388				
	015	015	0.504	0.555	0.555	0.555	0.555				
	065	065	0.521	0.224	0.224	0.224	0.224				
	580	580	0.403	0.484	0.484	0.484	0.484				
	095	095	0.443	0.532	0.532	0.532	0.532				
เฉลี่ย	037	037	0.78	เฉลี่ย	เฉลี่ย	เฉลี่ย	เฉลี่ย	0.435	0.00	3.00	92.1
	010	010	0.154	0.482	0.482	0.482	0.482	0.15			
	050	050	0.435	0.255	0.255	0.255	0.255	0.05			
	005	005	0.485	0.442	0.442	0.442	0.442	0.05			
	596	596	0.532	0.478	0.478	0.478	0.478	0.05			
	000	000	0.470	0.387	0.387	0.387	0.387	0.05			
เฉลี่ย	024	024	0.418	เฉลี่ย	เฉลี่ย	เฉลี่ย	เฉลี่ย	0.053	5.0		00.9
	203	203	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	200			104.4
	200	200	200	200	200	200	200	200			

หมายเลข A, B

ปริมาณสารผสมเข้า A, B  
เท่ากับผสมน้ำหลังจากทั้งคอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

หมายเลข A, B

แสดงถึง

ปริมาณสารผสมเข้า A, B

เท่ากับผสมน้ำหลังจากทั้งคอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-4 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมข้าด้วยเไมนด์เฟลล์

อัตราส่วนเไมนด์เฟลล์เท่ากับเดิม (0.ปต) อายุ 14 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตผสม					คอนกรีตกำลังผสม					ปริมาณเพิ่ม ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1อบ.ม.)	ปริมาณเพิ่ม ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1อบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดร้อยละ (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัด (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ตร.ม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณปร	หมายเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัด (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ตร.ม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณปร					
A3001	0.471	000		A3000	0.441	720								
A3002	0.402	070		A3007	0.512	790								
A3003	0.421	080		A3008	0.481	785								
A3004	0.380	720		A3009	0.423	700								
A3005	0.375	000		A3010	0.437	735								
เฉลี่ย	0.413	004	310	เฉลี่ย	0.450	755	342	3.23		04.8	42.0			เพิ่มขึ้น 10.32%
B3001	0.388	715		B3000	0.418	740								
B3002	0.354	705		B3007	0.425	785								
B3003	0.372	035		B3008	0.423	740								
B3004	0.401	735		B3009	0.51	769								
B3005	0.452	085		B3010	0.522	710								
เฉลี่ย	0.41	097	310	เฉลี่ย	0.40	740	338	3.4		35.7	23.50			เพิ่มขึ้น 7.20%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมข้า A, B

30 แสดงถึง เวลาที่ผสมข้ากำลังจากถังคอนกรีตได้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ๗-๕ ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคลอรีนผสมเข้าด้วยซินเนคเพสท์  
อัตราส่วนน้ำหนักซินเนคเพสท์เท่ากับ (บ.บค) ๓๓๖ ๑.๔ วัน

หมวดหมู่ ตัวอย่าง	คอนกรีตผสม			คอนกรีตแห้งผสม					ปริมาณเพิ่ม (กก./คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร	หมายเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ม.)			ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร
AB001	๐.๓๓๑	๐๐๕			AB000	๐.๕๐๓	๗๓๐				
AB002	๐.๔๒๕	๗๐๕			AB007	๐.๔๔๑	๗๔๐				
AB003	๐.๓๕๐	๕๐๐			AB0๐๐	๐.๕๒๓	๗๐๕				
AB004	๐.๓๗๑	๕๓๕			AB0๐๑	๐.๕๐๑	๗๐๐				
AB005	๐.๔๔๐	๗๑๕			AB01๐	๐.๔๙๕	๐๐๕				
เฉลี่ย	๐.๓๐๐	๐๐๐	๓๑๑	๔.๐๐	เฉลี่ย	๐.๕๒๓	๗๑๓	๓๒๓	๒.๐๓	๕๗.๐๒	เพิ่มขึ้น ๓.๐๐%
๐๐๐๐๑	๐.๔๕๔	๐๐๐			๐๐๐๐๐	๐.๔๐๐	๗๓๕				
๐๐๐๐๒	๐.๔๐๑	๐๐๕			๐๐๐๐๗	๐.๕๐๗	๗๑๕				
๐๐๐๐๓	๐.๓๒	๐๕๐			๐๐๐๐๐	๐.๕๒๗	๐๐๕				
๐๐๐๐๔	๐.๔	๐๓๐			๐๐๐๐๑	๐.๕๑	๗๐๐				
๐๐๐๐๕	๐.๓๐๗	๗๐๕			๐๐๐๑๐	๐.๔๐๐	๐๐๕				
เฉลี่ย	๐.๔๓๑	๐๐๐	๓๐๒	๓.๐๐	เฉลี่ย	๐.๕๐๗	๗๐๐	๓๒๐	๒.๔๗	๓๓.๓๕	เพิ่มขึ้น ๕.๐๐%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B  
 ๕๐ แสดงถึง เวลาก่อนผสมเข้าหลังจากที่คอนกรีตได้ ๒ ชั่วโมง

ตารางที่ ข-ย ผลการทดลองการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมเข้าด้วยซีเมนต์ผสม

อัตราส่วนเข้าคือซีเมนต์ทำเดิม(บ.บย) ควบคุม 14 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตก่อนผสม					คอนกรีตหลังผสม					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1อบ.บ.)	ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม(กก./ คอนกรีต 1อบ.บ.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ แปรปรวน	หมายเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ แปรปรวน					
AB001	บ.340	700			AB000	บ.513	775							
AB002	บ.350	๗50			AB007	บ.400	715							
AB003	บ.371	730			AB000	บ.470	720							
AB004	บ.402	๖๘0			AB00๘	บ.531	750							
AB005	บ.424	750			AB010	บ.5๗5	751							
เฉลี่ย	บ.3๗1	702	31๖	5.๗5	เฉลี่ย	บ.511	735	333	3.25		82.1	130.5		เพิ่ม 4.72%
๐๐๐1	บ.2๐๘	๘๘5			๐๐๗๗	บ.577	7๗๗							
๐๐๐2	บ.371	๘๗๗			๐๐๗7	บ.451	720							
๐๐๐3	บ.427	7๗5			๐๐๗๘	บ.471	745							
๐๐๐4	บ.450	715			๐๐๗๙	บ.422	7๗5							
๐๐๐5	บ.399	๘75			๐๐๗0	บ.4๐9	730							
เฉลี่ย	บ.37๗	๘๗๘	312	2.74	เฉลี่ย	บ.4๖๘	733	332	2.๘1		๘๘.๘	104.4		เพิ่ม 0.41 %

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B

๘๐ แสดงถึง เวลาก่อนผสมเข้าหลังจากที่คอนกรีตไป 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ๗-7 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมเข้าด้วยซีเมนต์โพสท์  
อัตราส่วนเข้าตั่งซีเมนต์เท่าเดิม (ป.ยบ) อายุ 28 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตก่อนผสม			คอนกรีตหลังผสม					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประจักษ์ (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณปร	หมายเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)				ส.ป.ส.ความ ปรมาณปร
A3001	0.303	005			A3000	0.107	030					
A3002	0.311	000			A3007	0.171	030					
A3003	0.183	055			A3000	0.23	030					
A3004	0.200	700			A3000	0.31	020					
A3005	0.31	000			A3010	0.10	040					
เฉลี่ย	0.205	022	373	3.50	เฉลี่ย	0.10	000	403	5.00	04.0	42.0	เพิ่มขึ้น 0.04
B3001	0.345	795			B3000	0.330	020					
B3002	0.442	705			B3007	0.400	015					
B3003	0.205	025			B3000	0.543	010					
B3004	0.31	035			B3009	0.445	030					
B3005	0.405	725			B3010	0.30	000					
เฉลี่ย	0.357	701	354	5.70	เฉลี่ย	0.441	075	307	0.57	35.7	23.50	เพิ่มขึ้น 12.15%

หมายเหตุ A, B ปริมาณสารผสมเข้า A, B  
30 แสดงถึง เวลาก่อนผสมเข้าตั่งจากถึงคอนกรีตได้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-๒ ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมเข้าซีเมนต์พิเศษ  
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับเดิม(๐.๕๐) อายุ 2๘ วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตอ่อนผสม					คอนกรีตหลังผสม					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1๘๖ม.)	ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1๘๖ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประจักษ์ (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลวัตต์)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรานแปร	หมายเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลวัตต์)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรานแปร					
A๐๐๐1	๕.3๘7	๕10			A๐๐๐๐	๕.๓7๕	735							
A๐๐๐2	๕.325	7๐0			A๐๐๐7	๕.473	77๐							
A๐๐๐3	๕.๕๐๘	775			A๐๐๐๐	๕.13๘	๘๘5							
A๐๐๐4	๕.447	๘๐5			A๐๐๐๘	๕.3๐๐	725							
A๐๐๐5	๕.4๐	7๘5			A๐๐1๐	๕.3๐	๘๘5							
เฉลี่ย	๕.452	7๘3	35๘	1.7%	เฉลี่ย	๕.4๘	๘๐2	3๐3	๘.1๐	๘๘.4	57.๐2		เพิ่มขึ้น 1.1%	
B๐๐๐1	๕.5๐4	7๘5			B๐๐๐๐	๕.255	๘3๐							
B๐๐๐2	๕.575	7๘๐			B๐๐๐7	๕.442	๘๐๐							
B๐๐๐3	๕.537	74๐			B๐๐๐๘	๕.41	๘5๐							
B๐๐๐4	๕.5๐2	755			B๐๐๐๘	๕.3๘5	775							
B๐๐๐5	๕.5๐๕	775			B๐๐1๐	๕.4๘๐	73๐							
เฉลี่ย	๕.5๐7	7๘3	34๘	1.๐๘	เฉลี่ย	๕.3๘	๘๐๘	3๐7	๘.๐๘	๘๐.1	3๘.35		เพิ่มขึ้น ๐.๐7%	

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมน้ำ A, B  
 B๐ แสดงถึง เวลาทดสอบเข้าพักรงจากที่คอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ๗-๑ ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมข้าวดังชนิดพิเศษ  
อัตราส่วนต่อซีเมนต์เท่ากับ (๐.๑๐) จาก ๒๒ ขึ้น

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตกลั่นผสม					คอนกรีตหึ่งผสม					ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1๑๓.๓.)	ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1๑๓.๓.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดร้อยละ (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร	พหุคูณเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร					
A๑๐๐1	๕.๕4๐	๕๐๐			A๑๐๐๖	๕.341	๕7๐							
A๑๐๐2	๕.๐3	๕35			A๑๐๐7	๕.3๕5	๕๐5							
A๑๐๐3	๕.7๐2	755			A๑๐๐๘	๕.35	๕๐5							
A๑๐๐4	๕.๕๘๐	๕๐๐			A๑๐๐9	๕.41๕	๕5๐							
A๑๐๐5	๕.๕57	๕3๐			A๑๐1๐	๕.23๖	๕๐๐							
เฉลี่ย	๕.๕๓7	๕1๐	37๐	4.41	เฉลี่ย	๕.34๐	๕๐2	4๐4	3.52			๑2.1	เพิ่ม ๑.1๐%	
B๑๐๐1	๕.344	๕7๐			B๑๐๐๒	๕.47๖	๕2๐							
B๑๐๐2	๕.571	๕4๐			B๑๐๐๓	๕.5๐๐	๕75							
B๑๐๐3	๕.3๙๐	๕1๐			B๑๐๐๔	๕.43	๕35							
B๑๐๐4	๕.514	๕25			B๑๐๐๕	๕.45๐	๕5๐							
B๑๐๐5	๕.4๘2	๕35			B๑๐1๐	๕.5๐1	๕๐๐							
เฉลี่ย	๕.4๕3	๕3๓	37๐	2.37	เฉลี่ย	๕.475	๕1๐	415	2.๐๐			๑๐.๕	เพิ่ม ๑.5 %	

หมายเลข A, B แสดงถึง ปริมาณส่วนผสม A, B  
๑๐ แสดงถึง เวลาทดสอบเข้าตั้งจากถึงคอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ๗-10 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมน้ำด้วยเไมนัสเตนท์  
อัตราส่วนเไมนัสเตนท์คง(0.5๐) อายุ 7 วัน

คอนกรีตฐานผสม		คอนกรีตกำลังผสม						ปริมาณเไมนัสเตนท์		การเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัย (%)	
หมายเลข	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กกำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ	หมายเลข	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กกำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ	ปริมาณเไมนัสเตนท์	ปริมาณเไมนัสเตนท์
ตัวอย่าง	(กก.)	(กิโลนิวตัน)	(กก./ตร.ซม.)	ปรามแปร	ตัวอย่าง	(กก.)	(กิโลนิวตัน)	(กก./ตร.ซม.)	ปรามแปร	คอนกรีต 1 ตบ.ม.)	คอนกรีต 1 ตบ.ม.)
A3001	๕.33	๕40			A300๕	๕.373	750				
A3002	๕.408	700			A300๖	๕.3๘2	7๐5				
A3003	๕.277	๕30			A300๗	๕.3๘๘	๕๐0				
A3004	๕.371	๕20			A300๘	๕.33๘	735				
A3005	๕.320	710			A3010	๕.432	720				
เฉลี่ย	๕.343	๕๕0	20๕	5.๕7	เฉลี่ย	๕.3๕1	71๕	32๕	3.37	5๕.3	44.3
B3001	๕.387	๕25			B30๐๕	๕.2๕	๕20				
B3002	๕.378	๕35			B30๐7	๕.4	๕๐0				
B3003	๕.451	๕30			B30๐๘	๕.413	700				
B3004	๕.4๕5	๕15			B30๐9	๕.424	700				
B3005	๕.445	๕45			B3010	7.๕40	7๕3				
เฉลี่ย	๕.437	๕30	20๕	1.5๕	เฉลี่ย	๕.22๕	74๕	33๕	๕.๕7	31.3	23.๕

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมน้ำ A, B  
30 แสดงถึง เวลาทดสอบน้ำกำลังจากทั้งคอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-11 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมเข้าด้วยซีเมนต์พิเศษ

อัตราส่วนน้ำต้งซีเมนต์แห้ง(0.5ม) ตามุ 7 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตก่อนผสม					คอนกรีตหลังผสม					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเต็ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ผสมเต็ม(กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประดั (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประดั (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประดั (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปานปร	หมายเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก (กก.)	บรจัดประดั (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประดั (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปานปร					
A0001	0.40	575			A0000	0.351	680							
A0002	0.31	635			A0007	0.308	705							
A0003	0.41	605			A0000	0.45	700							
A0004	0.42	015			A0008	0.384	735							
A0005	0.332	580			A0010	0.374	685							
เฉลี่ย	0.38	604	274	3.41	เฉลี่ย	0.388	705	320	2.24		140.3	78.8		เพิ่มขึ้น 10.78%
B0001	0.424	815			B0000	0.024	830							
B0002	0.381	550			B0007	0.375	660							
B0003	0.43	545			B0008	0.303	655							
B0004	0.406	640			B0008	0.30	635							
B0005	0.432	580			B0010	0.471	680							
เฉลี่ย	0.427	583	204	0.58	เฉลี่ย	0.431	657	260	2.81		70.1	38.3		เพิ่มขึ้น 12.00%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B

B0 แสดงถึง เวลาทดสอบเข้ากำลังจากถังคอนกรีตได้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-12 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมเข้าด้วยซีเมนต์โพสท์  
 สัปดาห์แรกด้วยซีเมนต์คองกรีต(0.50) อายุ 7 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตก่อนผสม				คอนกรีตหลังผสม				ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณทราย ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย ( % )
	น้ำหนัก ( กก.)	แรงอัดประลัย ( กิโลนิวตัน )	กำลังอัดประลัย ( กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร	หมายเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก ( กก.)	แรงอัดประลัย ( กิโลนิวตัน )	กำลังอัดประลัย ( กก./ตร.ซม.)			
AB001	0.430	020			AB000	0.352	010				
AB002	0.478	500			AB007	0.352	785				
AB003	0.470	050			AB000	0.300	700				
AB004	0.55	025			AB000	0.303	750				
AB005	0.410	005			AB010	0.350	700				
เฉลี่ย	0.472	010	270	3.75	เฉลี่ย	0.300	701	345	4.05	85.1	เพิ่ม 23.00%
BB001	0.501	530			BB000	0.555	005				
BB002	0.543	500			BB007	0.530	015				
BB003	0.500	575			BB000	0.434	000				
BB004	0.434	530			BB000	0.500	030				
BB005	0.542	000			BB010	0.521	035				
เฉลี่ย	0.530	505	250	5.25	เฉลี่ย	0.524	033	207	4.00	70.1	เพิ่ม 12.11%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B  
 BB แสดงถึง เวลาที่ผสมเข้าหลังจากที่คอนกรีตได้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-13 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของเครื่องวัดความเข้าตัวเป็นเบรคท์  
อัตราส่วนเข้าตัวเป็นเบรคท์ของ(บ.50) อายุ 14 วัน

ผลการทดสอบ				ผลการวัดกำลังผสม					ปริมาณซีเมนต์	ปริมาณน้ำ	การเปลี่ยนแปลง
หมายเลข	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	ส.ป.ส.ความ	หมายเลข	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ	ผสมเต็ม (กก./คอนกรีต 1ลบ.ม.)	กำลังอัดประลัย (%)	
ตัวอย่าง		(กิโลกรัม)	ปรมาณแปร	ตัวอย่าง		(กิโลกรัม)	ปรมาณแปร				
A3001	0.321	700		A3000	0.521	785					
A3002	0.400	740		A3007	0.445	850					
A3003	0.40	710		A3000	0.400	810					
A3004	0.45	715		A3000	0.537	700					
A3005	7.300	725		A3010	0.400	825					
เฉลี่ย	0.03	730	2.40	เฉลี่ย	0.452	812	300	2.00	50.9	เพิ่มขึ้น 11.10%	
B3001	0.433	730		B3000	0.501	780					
B3002	0.375	735		B3007	0.400	825					
B3003	0.301	860		B3000	0.457	810					
B3004	0.472	805		B3008	0.400	750					
B3005	0.459	710		B3010	0.524	775					
เฉลี่ย	0.408	704	4	เฉลี่ย	0.505	787	357	3.37	31.9	เพิ่มขึ้น 11.01%	

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมน้ำ A, B  
30 แสดงถึง เวลาที่ทดสอบกำลังจากทั้งคอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ๗-14 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมเข้าวัสดุซีเมนต์พิเศษ

อัตราส่วนวัสดุซีเมนต์ลดลง(บ.บ) ๑พ 14 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตก่อนผสม					คอนกรีตหลังผสม					ปริมาณเพิ่ม ผสมเพิ่ม(กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณเพิ่ม ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประจักษ์ (%)		
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร	น้ำหนัก (กก.)	ความหนาแน่น (กก./ตร.ม.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร					
AB001	๕.๕41	745			๕.๕๕๕	๘15									
AB002	๕.321	7๓5			๕.501	775									
AB003	๕.471	๘๘0			๕.455	780									
AB004	๕.40๘	750			๕.527	7๘0									
AB005	๕.38	๘55			๕.483	720									
เฉลี่ย	๕.420	71๘	320	๐.02	เฉลี่ย	772	350	4.11		14๐.3	7๕.๘			เพิ่มขึ้น 7.3๘%	
๘๘001	๕.441	7๐0			๕.383	735									
๘๘002	๕.412	๘๐5			๕.451	๘๐0									
๘๘003	๕.4๘1	725			๕.4๐1	725									
๘๘004	๕.323	๘๘0			๕.51๘	7๐0									
๘๘005	๕.331	๘30			๕.525	730									
เฉลี่ย	๕.380	๘๐0	300	4.๐1	เฉลี่ย	72๕	330	3.๐๘		70.1	3๘.3			เพิ่มขึ้น 7.14%	

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B

๘๘ แสดงถึง เวลาทดสอบหลังจากที่คอนกรีตได้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ๕-15 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมยาคือขี้เถ้าเป็นเบตอส

อัตราส่วนน้ำต้งขี้เถ้าต่อต้ง(๐.๕๐) อายุ 14 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตก่อเสริม					คอนกรีตหุ้ม					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัด (%)		
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัด (กก./ตร.ซม.)	กำลังอัด (กก./ตร.ซม.)	ความ แปร	หน้าตัด (กก.)	ความ แปร	หน้าตัด (กก.)	แรงอัด (กก./ตร.ซม.)	กำลังอัด (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ แปร					
AB001	๐.452	๐50			๐.44๐	๐.๔๔๐	730								
AB002	๐.4๐1	๐25			๐.๕๐2	700									
AB003	๐.3๐	๐70			๐.47๐	700									
AB004	๐4๐๐	๐35			๐.45๐	710									
AB005	๐.42	๐40			๐.501	730									
เฉลี่ย	๐.44	๐44	2๐2		๐.501	72๐	32๐		2.๐4		1๐๐.๐	๘๘.1		เพิ่ม 23.๐๓%	
BB001	๐.473	720			๐.๐24	700									
BB002	๐.37๐	๘๘0			๐.5๐7	745									
BB003	๐.49๖	๐50			๐.๘11	7๘5									
BB004	๐.432	๐75			๐.4๐	770									
BB005	๐.413	775			๐.552	755									
เฉลี่ย	๐.427	702	31๐	0.12	๐.571	7๐3	34๐		1.50		13๕.๐	7๐.1		เพิ่ม 12.11%	

หมายเหตุ A, B แผลงถึง ปริมาณสารผสมยาคือ A, B

BB แผลงถึง เวลาทดสอบยาคือกำลังจากทั้งคอนกรีตได้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-10 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมเข้าด้วยเส้นใยเหล็ก  
อัตราส่วนเส้นใยเหล็กสูง(0.50) อายุ 28 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตผสม					คอนกรีตผสม					ปริมาณ ผสมเพิ่ม(กก./ คอนกรีต 1อน.ม.)	ปริมาณเป็นเนต ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1อน.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัดประลัย ( กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณปร	หมายเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก ( กก.)	แรงอัดประลัย ( กิโลกรัม)	กำลังอัดประลัย ( กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณปร					
A3001	0.323	085			A3000	0.404	035							
A3002	0.308	720			A3007	0.403	010							
A3003	0.433	070			A3000	0.445	025							
A3004	0.31	715			A3008	0.40	025							
A3005	0.427	000			A3010	0.31	010							
เฉลี่ย	0.30	020	372	10.20	เฉลี่ย	0.44	021	417	1.05		50.9	44.9		เพิ่มขึ้น 12.1%
B3001	0.432	750			B3000	0.003	035							
B3002	0.545	755			B3007	0.503	040							
B3003	0.471	750			B3000	0.404	000							
B3004	0.20	740			B3008	0.403	045							
B3005	0.400	705			B3010	0.072	030							
เฉลี่ย	0.441	752	341	1.00	เฉลี่ย	0.500	000	403	5.33		91.9	23.0		เพิ่มขึ้น 10.10%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B  
30 แสดงถึง ราคาก่อผสมเข้าหลังจากหักคอนกรีตไป 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-17 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมน้ำด้วยซีเมนต์โพสท์  
อัตราส่วนน้ำตีสีเมนต์ตลง(0.50) ตาม 2ข กั้น

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตก่อนผสม					คอนกรีตหลังผสม					ปริมาณเป็นเปอร์ เซ็นต์เพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย (%)		
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปราณี	หมายเหตุ	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปราณี	หมายเหตุ					
A0001	0.480	770		ปราณี	A0000	0.407	020								
A0002	0.41	050			A0007	0.470	035								
A0003	0.475	010			A0000	0.423	035								
A0004	0.427	785			A0000	0.452	070								
A0005	0.423	035			A0010	0.521	050								
เฉลี่ย	0.440	012	300	3.5	เฉลี่ย	0.472	002	301	3.00		70.0			เพิ่มขึ้น 0.25%	
B0001	0.400	750			B0000	0.302	010								
B0002	0.475	030			B0007	0.447	070								
B0003	0.301	715			B0000	0.440	000								
B0004	0.405	705			B0000	0.30	770								
B0005	0.331	040			B0010	0.352	050								
เฉลี่ย	0.400	700	340	7.4	เฉลี่ย	0.390	040	301	5.03		30.3			เพิ่มขึ้น 0.40%	

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมน้ำ A, B  
00 แสดงถึง เวลาที่ผสมน้ำตีสีเมนต์ลงที่คอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-1 ข ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมซีเมนต์เป็นแม่เหล็ก

อัตราส่วนน้ำคือซีเมนต์ลดลง(0.50) อายุ 28 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตธรรมดา					คอนกรีตผสม					ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม(กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณเป็นแม่เหล็ก ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณปร	น้ำหนัก (กก.)	ความหนา ตัวอย่าง	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณปร				
AB001	0.430	070			0.392	AB000	030	030						
AB002	0.470	705			0.300	AB007	075	075						
AB003	0.470	040			0.303	AB000	000	000						
AB004	0.430	750			0.350	AB000	005	005						
AB005	0.401	720			0.371	AB010	070	070						
เฉลี่ย	0.450	737	334	7.01	0.372	เฉลี่ย	072	072	2.00		100.0	85.1	เพิ่ม 23.00%	
BB001	0.47	775			0.047	BB000	000	000						
BB002	0.421	700			0.010	BB007	000	000						
BB003	0.334	030			0.545	BB000	030	030						
BB004	0.401	705			0.502	BB000	005	005						
BB005	0.302	040			0.001	BB010	000	000						
เฉลี่ย	0.410	000	303	3.73	0.505	เฉลี่ย	000	000	1.07		135.0	70.1	เพิ่ม 12.11%	

หมายเลข A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมน้ำ A, B

BB แสดงถึง เวลาที่ผสมเข้ากันจากที่คอนกรีตได้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ๕-18 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมซีเมนต์พิเศษ

อัตราส่วนน้ำหนักซีเมนต์เพิ่มขึ้น(๐.7๐) อายุ 7 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตผสม					คอนกรีตผสม					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร	พหุคูณ ตัวคูณ	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร	พหุคูณ ตัวคูณ			
A3001	๐.๕12	๐7๐			A3008	๐.431	๐10						
A3002	๐.543	5๐0			A3007	๐.5๐5	๐30						
A3003	๐.57๐	๐25			A3008	๐.๐23	๐05						
A3004	๐.4๐๐	๐10			A3008	๐.57	๐00						
A3005	๐.531	๐45			A3010	๐.47๐	๐25						
เฉลี่ย	๐.553	๐2๐	2๐4	4.๐๐	เฉลี่ย	๐.53๐	๐14	27๐	1.๐๐		5๐.3	44.3	ลดลง 2.11%
B3001	๐.4๐8	๐25			B300๐	๐.437	๐10						
B3002	๐.4๐5	575			B30๐7	๐.447	515						
B3003	๐.52	๐00			B30๐๐	๐.55	๐10						
B3004	๐.4๐7	5๐0			B30๐8	๐.371	๐5๐						
B3005	๐.533	๐10			B3010	๐.3๐1	575						
เฉลี่ย	๐.4๐5	๐๐0	272	2.๐4	เฉลี่ย	๐.433	575	2๐1	๐.1		31.3	23.๐	ลดลง 4.4%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B

30 แสดงถึง เวลาทดสอบกำลังจากทั้งคอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-20 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมน้ำกับซีเมนต์พิเศษ  
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์พิเศษ(0.70) อายุ 7 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตพิเศษ					คอนกรีตธรรมดา					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดเฉลี่ย (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดเฉลี่ย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดเฉลี่ย ( กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณู	หมายเลข ตัวอย่าง	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดเฉลี่ย ( กิโลนิวตัน )	กำลังอัดเฉลี่ย ( กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณู				
AB001	0.382	030			AB000	0.381	005						
AB002	0.357	030			AB007	0.402	510						
AB003	0.327	045			AB000	0.200	500						
AB004	0.201	000			AB000	0.201	555						
AB005	0.277	010			AB010	0.325	575						
เฉลี่ย	0.323	024	203	2.45	เฉลี่ย	0.344	505	250	5.02	84.7	72	0.00	0.54%
B0001	0.312	020			B0000	0.531	595						
B0002	0.288	005			B0007	0.318	000						
B0003	0.341	015			B0000	0.545	570						
B0004	0.307	035			B0000	0.407	500						
B0005	0.327	085			B0010	0.527	005						
เฉลี่ย	0.335	014	270	2.21	เฉลี่ย	0.478	580	200	2.30	40.8	37.2	0.00	3.0%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมน้ำ A, B  
 00 แสดงถึง เวลาที่ทดสอบน้ำหลังจากถึงคอนกรีตได้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-21 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของหมงกรีดผสมเข้าด้วยซีเมนต์พิเศษ

อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น(๐.7๐) จาก 7 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตเก่าผสม					คอนกรีตตั้งผสม					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต ๑บ.ม.)	ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต ๑บ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.มม.)	ต.ป.ส.ความ ปรมาณปร	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประลัย ( กก./ตร.มม.)	ต.ป.ส.ความ ปรมาณปร	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลวัตตัน)				กำลังอัดประลัย ( กก./ตร.มม.)
AB001	๐.32	555			๐.๐52	๐๐5								
AB002	๐.47	520			๐.๐12	๐๐๐								
AB003	๐.378	440			7.๐11	๐4๐								
AB004	๐.๕23	5๐5			7.๐5๐	๐1๐								
AB005	๐.441	575			๐.12	๐55								
เฉลี่ย	๐.447	53๐	244	10.๐2	เฉลี่ย	530	4.2	2๘0			2๒0	107.2	เพิ่มขึ้น 21.31%	
BB001	๐.4๐	5๐๐			๐.319	4๐5								
BB002	๐.45๐	5๐5			๐.3๐๐	520								
BB003	๐.4๐2	500			๐.3๐5	470								
BB004	๐.501	700			๐.42๐	400								
BB005	๐.4๐5	5๐5			๐.5๐4	530								
เฉลี่ย	๐.4๐3	50๐	2๐๐	11.๐3	เฉลี่ย	4๐5	5.5	224			๒7.7	74.3	ลดลง 15.7๒%	

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B  
 ๐0 แสดงถึง เวลาทดสอบเข้าตั้งจากถึงคอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-22 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมเข้าด้วยซีเมนต์โพท์

อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น(0.70) อายุ 14 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตผสม				คอนกรีตกำลังผสม				ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประจักษ์ (%)
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณแปร			
A3001	0.541	770			0.304	750					
A3002	0.582	730			0.340	700					
A3003	0.401	720			0.482	725					
A3004	0.458	715			0.41	710					
A3005	0.441	715			0.445	000					
เฉลี่ย	0.488	730	331	2.84	0.403	715	324	3.83	58.3	44.3	ลดลง 2.31%
B3001	0.588	005			0.40	070					
B3002	0.421	705			0.489	000					
B3003	0.534	745			0.35	725					
B3004	0.575	710			0.488	000					
B3005	0.438	720			0.356	030					
เฉลี่ย	0.513	713	323	2.78	0.425	073	305	4.59	31.3	23.0	ลดลง 0.57%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B  
30 แสดงถึง เวลาทดสอบเข้าหลังจากที่คอนกรีตได้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-23 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมน้ำห้วยขี้มนต์เขต  
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น(บ.70) อายุ 14 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตก่อนผสม					คอนกรีตหลังผสม					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม(กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดร้อยละ (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	น้ำหนักรวม (กก.)	น้ำหนัก (กก.)	น้ำหนัก (กก.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	น้ำหนักรวม (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ แปรปรวน	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)				
AB001	0.541	770	AB008	0.304	750	0.304	750	0.304	750	0.304	750			
AB002	0.592	730	AB007	0.340	700	0.340	700	0.340	700	0.340	700			
AB003	0.401	720	AB008	0.432	725	0.432	725	0.432	725	0.432	725			
AB004	0.450	715	AB009	0.41	710	0.41	710	0.41	710	0.41	710			
AB005	0.441	715	AB010	0.445	000	0.445	000	0.445	000	0.445	000			
เฉลี่ย	0.400	730	เฉลี่ย	0.403	715	0.403	715	0.403	715	0.403	715	84.7	72	ลดลง 2.01%
BB001	0.580	005	BB000	0.40	070	0.40	070	0.40	070	0.40	070			
BB002	0.421	705	BB007	0.480	000	0.480	000	0.480	000	0.480	000			
BB003	0.534	745	BB008	0.35	725	0.35	725	0.35	725	0.35	725			
BB004	0.375	710	BB009	0.400	000	0.400	000	0.400	000	0.400	000			
BB005	0.430	720	BB010	0.350	030	0.350	030	0.350	030	0.350	030			
เฉลี่ย	0.513	713	เฉลี่ย	0.425	073	0.425	073	0.425	073	0.425	073	4.50	37.2	ลดลง 5.57%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมน้ำ A, B  
BB แสดงถึง เวลาทดสอบน้ำหลังจากที่คอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ข-24 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมน้ำด้วยซีเมนต์โพสท์

อัตราส่วนเนื้อซีเมนต์เพิ่มขึ้น(๐.7๐) อายุ 14 วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตผสม				คอนกรีตผสม				ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย (%)
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณู	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณู		
AB001	๐.4๐๘	๐5๐		ปรมาณู	๐.445	700				
AB002	๐.5๐1	๐๘๐		AB007	๐.401	7๘๐				
AB003	๐.4๐7	๐55		AB00๘	๐.5๐2	750				
AB004	๐.431	๐35		AB00๘	๐.427	745				
AB005	๐.475	๐7๐		AB01๐	๐.4๐๘	๐2๐				
เฉลี่ย	๐.47๐	๐5๐	2๐๐	เฉลี่ย	๐.473	777	3๘2	3.54	1๐7.2	1๐.12%
BB001	๐.4๘	๐๘5		BB0๐๓	๐.451	71๐				
BB002	๐.4๐5	๐๘๐		BB0๐7	๐.431	73๐				
BB003	๐.432	๐3๐		BB0๐๘	๐.3๘7	๐45				
BB004	๐.51	๐๐๐		BB0๐๘	๐.501	5๘๐				
BB005	๐.4๐๐	71๐		BB01๐	๐.4๐2	555				
เฉลี่ย	๐.4๐1	๐75	3๐๐	เฉลี่ย	๐.44๐	๐04	274	5.43	๘7.7	-1๐.45%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B  
 BB แสดงถึง เวลาก่อนผสมเข้าหลังจากทิ้งคอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ๗-25 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมเข้าด้วยขี้เถ้าภูเขาไฟ  
อัตราส่วนน้ำต่อขี้เถ้าเพิ่มขึ้น (๐.7๐) อายุ 2๘ วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตก่อนผสม					คอนกรีตหลังผสม					ปริมาณขี้เถ้า ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณขี้เถ้า ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประจักษ์ (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลนิวตัน)	น้ำหนัก (กก.)	ขนาด ตัวอย่าง	ขนาด (กก.)	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลนิวตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณู	ส.ป.ส.ความ ปรมาณู				
A3001	๐.329	๐40		A300๐	๐.411	๐๐๐								
A3002	๐.3๐8	๐๐5		A30๐7	๐.5	๐70								
A3003	๐.433	๐๐๐		A30๐๐	๐.71๐	๐8๐								
A3004	๐.31	๐75		A30๐8	๐.๐79	๐45								
A3005	๐.427	๐50		A3010	๐.๐๐2	๐๐5								
เฉลี่ย	๐.3๐	๐๐2	3๐1	เฉลี่ย	๐.5๐๐	๐54	3๐7	3.50			44.3			ลดลง 1.02%
B3001	๐.432	752		B300๐	๐.552	785								
B3002	๐.545	๐53		B30๐7	๐.3๐4	78๐								
B3003	๐.471	7๐๐		B30๐๐	๐.541	7๐5								
B3004	๐.20	๐1๐		B30๐8	๐.332	775								
B3005	๐.48๐	๐๐๐		B3010	๐.421	785								
เฉลี่ย	๐.441	๐๐1	3๐3	เฉลี่ย	๐.442	7๐๐	35๐	0.๐4			31.3			ลดลง 1.83%

หมายเหตุ A, B แสดงถึง ปริมาณสารผสมเข้า A, B  
30 แสดงถึง เวลาที่ผสมเข้ากำลังจากทั้งคอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ๗-20 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมเข้าด้วยปืมเมนต์พิเศษ  
อัตราส่วนน้ำต่อปืมเมนต์เพิ่มขึ้น(๐.7๒) ตาม 2๐ วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตคอมผสม				คอนกรีตผสมผสม					ปริมาณปืมเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม(กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประลัย ( % )	
	น้ำหนัก ( กก.)	แรงอัดประลัย ( กิโลกรัมตัน )	กำลังอัดประลัย ( กก./ตร.ม.)	ส.ป.ส.ความ ปราณแปร	น้ำหนัก ( กก.)	ความเค ตัวอย่าง	น้ำหนัก ( กก.)	แรงอัดประลัย ( กิโลกรัมตัน )	กำลังอัดประลัย ( กก./ตร.ม.)				ส.ป.ส.ความ ปราณแปร
A0001	๐.๕27	7๐0			๐.7๐5	A๐0๐0	๐.๐๘๐	๐.๘๐					
A0002	๐.5๐๐	๐25			๐.๐44	A๐0๐7	755						
A0003	๐.572	7๐5			๐.๐41	A๐0๐๘	๘15						
A0004	๐.๕35	๐15			๐.๐0๐	A๐0๐9	7๐๐						
A0005	๐.๐07	๐00			๐.741	A๐01๐	7๐0						
เฉลี่ย	๐.๐1๐	๐03	3๐4		๐.๐๘๐	เฉลี่ย	7๐0	344	5.๘๐	72		๙๐๙ 5.4๐%	
๐๐๐๐1	๐.4๐1	7๐9			๐.4๐1	๐๐๐๐๐	๐3๐						
๐๐๐๐2	๐.527	7๐5			๐.527	๐๐๐๐7	74๐						
๐๐๐๐3	๐.37๐	๐๐5			๐.37๐	๐๐๐๐๐	๐๐๐						
๐๐๐๐4	๐.๕34	๐5๐			๐.31๐	๐๐0๐๘	๐2๐						
๐๐๐๐5	๐.531	7๐0			๐.545	๐๐01๐	7๐0						
เฉลี่ย	๐.4๐๐	๐21	372		๐.434	เฉลี่ย	7๐0	35๐	4.3๐	37.2		๙๐๙ 3.7๐%	

หมายเลข A, B ปริมาณสารผสมน้ำ A, B

๐๐ แสดงถึง เวลาทดสอบกำลังจากทั้งคอนกรีตไว้ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ ๕-27 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงกำลังของคอนกรีตผสมน้ำด้วยซีเมนต์โพสท์

อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น(๐.7๐) อายุ 2๘ วัน

หมายเลข ตัวอย่าง	คอนกรีตผสม					คอนกรีตผสม					ปริมาณซีเมนต์ ผสมเพิ่ม (กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ผสมเพิ่ม(กก./ คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	การเปลี่ยนแปลง กำลังอัดประจักษ์ (%)	
	น้ำหนัก (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณู	หนาแน่น (กก.)	น้ำหนัก (กก.)	หน้าตัด (กก.)	แรงอัดประจักษ์ (กิโลวัตตัน)	กำลังอัดประจักษ์ (กก./ตร.ซม.)	ส.ป.ส.ความ ปรมาณู				
AB001	๐.๖23	755			๐.๖27	1010								
AB002	๐.5๐3	๐40			๐.๖55	๘25								
AB003	๐.441	๐00			๐.๖77	1005								
AB004	๐.507	๐50			๐.๐1	๘10								
AB005	๐.๖12	745			๐	๘00								
เฉลี่ย	๐.571	7๘๐	3๐2	5.35	๐.๖34	๘๘๐	430	4.2๐	220	1๐7.2	๑๐๗ 20.๐๐%			
๐๐๐1	๐.4๘2	7๘5			๐.531	770								
๐๐๐2	๐.471	๘35			๐.๖31	๐75								
๐๐๐3	๐.3๘6	๐70			๐.550	๘40								
๐๐๐4	๐.423	7๐5			๐.300	700								
๐๐๐5	๐.531	๐๐0			๐.3๘๐	730								
เฉลี่ย	๐.551	๐33	37๐	4.๐	๐.5	743	337	7.0	๐7.7	74.3	๑๐๗ 1๐.๐5%			

หมายเลข A, B ปริมาณสารผสมน้ำ A, B

๐๐ แสดงถึง ปริมาณสารผสมน้ำ จากกำลังคอนกรีตได้ 2 ชั่วโมง

## ภาคผนวก ค

## คุณสมบัติของสารหน่วยงานก่อตัวที่ใช้ในโครงการพิเศษ

## คาราทาร์ค- 17

ตัวลคปฏิกิริยาคอนกรีต เมื่อลดน้ำโดสเป็นตัวผสมเพิ่มให้เพื่อคอนกรีตนุ่ม และหนืดขึ้น

## แบบข้อมูลจำเพาะ

สอดคล้องกับความต้องการของ-

- มาตรฐานอังกฤษ บีเอส 5075, ตอนที่ 1 ปี 2525
- มาตรฐานทดสอบวัสดุของอเมริกา เอเอสทีเอ็ม ซี-494 แบบ บี และดี
- มาตรฐาน เอเอส 1478 และ 1479 อาร์อีและดับบลิวอาร์อาร์อี
- มาตรฐานญี่ปุ่น แบบ เจไอเอส เอ 6204 แบบลคปฏิกิริยา

## รายละเอียด

คาราทาร์ค 17 เป็นของเหลวผสมเพิ่มเติมที่ทำงานได้ดีเชื่อม ทำจากลิกโนซัลโฟเนตที่มีความบริสุทธิ์สูง และโพลิเมอร์ที่ตัดแปลงมาใช้งาน ทำการผลิตภายใต้สภาพการควบคุมสภาพต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อ ทรงตัว เพื่อให้ทำงานที่คาดการณ์ได้อย่างไม่ผิดพลาด คาราทาร์ค 17 ไม่มีการผสมคลอไรด์เป็นส่วนประกอบหลัก และเป็นน้ำยาที่ไม่ทำการกัดกร่อน

## คุณสมบัติ

ลักษณะที่มองเห็นด้วยตา	เป็นของเหลวน้ำตาลค่า
ความถ่วงจำเพาะ (ที่ 20 องศาเซลเซียส)	1.245
ส่วนประกอบที่เป็นของแข็งทั้งหมด	49-51 %
การพาอากาศผสมมาด้วย	เพิ่มสูงสุดประมาณ 1 %
ส่วนผสมของไอออนคลอไรด์ต่อมวลของน้ำยาผสมเพิ่มเติม	<1%
ไอออนของคลอไรด์ต่อมวลของซีเมนต์	<0.002%

## การทำงาน

ดาราทาร์ด 17 ถูกผสมเข้าไปในผิวของ  $C_3A$  (ซี-ไลต์) และ  $C_3S$  (เอ-ไลต์) ในซีเมนต์ (โดยที่  $C_3A$  รับผิดชอบกับการเซตตัวตอนแรกๆ ในขณะที่  $C_3S$  รับผิดชอบกับการเพิ่มกำลังในตอนเริ่มแรก), ซึ่งมันจะทำตัวเป็นปลอกหุ้มสารประกอบเหล่านี้ทางเคมีแล้วกระจายออกในวงกว้าง ลดการฟอร์มตัวลักษณะผลึกเป็นรูปเข็มลงสำหรับการเซตตัวในตอนเริ่มแรก/หรือลดการแข็งตัวในระบบการเป็นซีเมนต์ โดยการคายน้ำ ผลจากการชะลอตัวเหล่านี้จะช่วยให้เวลาการทำงานให้นานขึ้นได้ ทำให้คอนกรีตมีสภาพนุ่มและเหนียว นาน ลดเวลาการเซตตัว และ ปรับปรุงปฏิริยาคายน้ำ เพื่อทำให้เกิดขนาดการตกผลึกได้ค่าออกติ้ม ทำให้ได้คอนกรีตที่มีโครงสร้างเม็ดเล็กหนาแน่นกว่า มีรูพรุนน้อยกว่าทำให้ได้กำลังสูงกว่า ลดการซึมซาบของสารดูดซึม และมีอายุงานใช้งานทนทานนานขึ้น

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

### ประโยชน์ที่ได้รับ

- เพิ่มเวลาการทำงานและเวลาเอาเข้าที่ ถึงแม้ว่าทำงานที่อุณหภูมิสูงก็ตาม
- ตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนดีกว่า ทำให้การอัดตัวดีกว่าธรรมดา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

- สามารถควบคุมการช้าลงของเวลาเซตตัวได้  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ปรับปรุงการจัดยึดตัวเวลาผสม-ลดการกระจายตัวออกและมีผลต่อการบีบน้ำออก
- หนาแน่นมากกว่า การซึมซาบน้ำลดลง มีค่าการใช้งานนานขึ้น
- ลดอัตราการเกิดความร้อน กระจายความร้อนในการคายน้ำออกในช่วงที่นานกว่า ทำให้ลดการแตกร้าวเนื่องจากความร้อน
- ปรับปรุงการอัดตัว มีความไหวตัวสูงขึ้น และเพิ่มแรงดึงให้คอนกรีตทุกอายุ
- สามารถหลีกเลี่ยงการเชื่อมติดแบบ "ต่อเส้น" ได้
- มีผลในการผสมซีเมนต์ ในช่วงกว้างกว่ารวมทั้งการออกแบบการผสม (รวมทั้งการผสมแบบ พีเอฟเอ และผสมกับสแลคจากเตาสัง)

### แบบตัวอย่างการใช้งาน

ตารางที่ 17 สามารถใช้กับการใช้งานผสมซีเมนต์เปียกทุกแบบ เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น :

- คอนกรีตที่มีชั้นรูปงาน - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเนื่องจากการซึบเข้าในช่วงต่างๆ
- คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับขนส่งทางไกล/หรือการผสมคอนกรีตที่อุณหภูมิสูงๆ
- คอนกรีตรูปร่างบอบบาง เพื่อการควบคุมและคาดคะเนเวลาเซ็ทตัว
- คอนกรีตผสมมากหรือผสมหนา เพื่อลดผลจากการร้าวตัว เนื่องจากความร้อน หลีกเลี่ยงการเชื่อมติดแบบ "เชื่อมเส้น"
- ให้กำลังในการรับแรงสูง มีส่วนผสมซีเมนต์มากขึ้น ลดจำนวนน้ำในการผสมซีเมนต์-เพื่อให้แน่ใจว่ายังทำงานได้ผล จัดเข้าที่ได้ อัดตัวได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าอายุงานนาน
- ทำคอนกรีตอัดแรง และชั้นงานหลอมขึ้นรูป

### การออกแบบผสม

ขึ้นกับวิธีในการใช้ตารางที่ 17 ซึ่งอาจจะจำเป็นที่จะปรับการออกแบบวิธีการผสมคอนกรีต เพื่อให้ได้คุณสมบัติคอนกรีตผสมที่เหมาะสมที่สุด และรักษาคุณสมบัติที่ต้องการของคอนกรีตผสมเอาไว้:-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในการค้า ก. ถ้าต้องการเพิ่มความสามารถในการใช้งานกับคอนกรีตผสมโดยไม่เสื่อมเสียคุณสมบัติ ซึ่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการทำงานกับคอนกรีต ซึ่งอาจจำเป็นต้องเพิ่มเติมทรายเป็นชั้น นิดหน่อย เพื่อให้มีเวลาใช้งานได้ดีขึ้น


ข. ถ้าต้องการลดน้ำ หรือซีเมนต์ (หรือทั้งสองอย่าง) (ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของงานที่ จะต้องทำเช่นนั้น) ดังนั้นจึงต้องปรับปริมาณคอนกรีตผสมให้ได้ผลลัพธ์จากการผสมข้าง ั้นนี้โดยการปรับน้ำหนักรวด-ทรายเป็นสัดส่วนกับความถ่วงจำเพาะที่จะได้

การเข้ากันได้

ดาราทาร์ต 17 สามารถเข้ากับระบบใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ทุกแบบ และยังสามารถทำ งานอย่างมีผลในการผสมที่มี พีเอฟเอ, และสแลคจากเตาสัง ดาราทาร์ต 17 ยังสามารถ เข้าได้กับคอนกรีตผสมด้วยตัวผสมอื่นๆ ที่มีขายอยู่ทุกชนิด แต่ว่าต้องแยกผสมต่างหาก ไม่ใช่ แบบผสมก่อน ก่อนการเติม

ตารางที่ ค-1 ผลการใช้ดาราทาร์ต 17 ต่อเวลาเซตตัวของคอนกรีต

ผลของการใช้ดาราทาร์ต 17 ต่อเวลาเซตตัวของคอนกรีต



อัตราการเติมดาราทาร์ต 17  
มิลลิลิตร/100 กิโลกรัมซีเมนต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## วิธีใช้

คาราทาร์ด 17 เป็นน้ำยาใช้ผสมเพื่อความง่ายในการใช้งาน ทางโรงงานจะส่งมาพร้อมที่จะใช้งานได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องมาเจือจางที่บริเวณทำงานอีก เวลาผสมก็ทำพร้อมกับการผสมน้ำ เวลาเช็กรถเข้าเล็กน้อย ตั้งแต่ น้ำยาสัมผัสกับซีเมนต์และน้ำจะทำให้มีประโยชน์ในการปรับปรุงคุณสมบัติของตัวผสมเพิ่ม (เวลาเข้าไป 15-20 วินาที ก็เพียงพอแล้ว)

## อัตราการใช้

อัตราการใช้คาราทาร์ด 17 โดยธรรมดาแล้วจะอยู่ในช่วง 100 มิลลิกรัม (ซีซี) ถึง 300 มิลลิกรัมต่อซีเมนต์ 100 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของซีเมนต์ผสมที่เราต้องการ อัตราการใช้ที่มีประโยชน์สูงสุด จะต้องทำการทดสอบทดลองผสมสำหรับการออกแบบผสมที่กำหนดโดยวิศวกรที่เสนอมาในสัญญา โดยเราต้องใช้เวลาในการเข้ตัวของคอนกรีต อัตราการใช้เพิ่มเติมถึง 400 มิลลิกรัม ต่อปูน 100 กิโลกรัม ก็สามารถใช้ได้ โดยไม่มีผลต่อความแข็งแรง และคงทนสูงสุดของเนื้องาน (โปรดดูผลของการเติมน้ำยาเกินปกติ) สำหรับการใช้น้ำยาเพียง 180-200 มิลลิกรัม ต่อซีเมนต์ 100 กิโลกรัม ก็เพียงพอ

โน้ต : เมื่อการชะลอเวลาได้สิ้นสุดลงแล้ว การเพิ่มกำลังของซีเมนต์ก็จะเพิ่มอย่างรวดเร็ว

## การทิ้ง

น้ำยาผสมคอนกรีตของเกรซ จะต้องทำการทิ้งลงในระบบทิ้งน้ำยาที่คำนวณมาเรียบร้อยแล้ว เหมาะกับโรงผสมคอนกรีตและเหมาะกับวัฏจักรการผสมที่เกี่ยวข้อง เกรซสามารถให้คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์การติดตั้งคู่มือที่เกี่ยวข้อง และระบบคอมพิวเตอร์กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ผลของการเติมน้ำยาเกินปกติ

การเติมน้ำยาดาราทาร์ค 17 เกินปกติจะเพิ่มเวลาการทำงาน และเวลาการเซ็ทตัวของคอนกรีต (ดูตารางที่ ค-1) ผลของการเซ็ทตัวเนื่องจากเวลาเซ็ทจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิบรรยากาศซีเมนต์ที่ใช้และปริมาณของน้ำยาที่เติมเกินลงไป ถ้าจัดการวิธีบ่มคอนกรีตตามกระบวนการที่ถูกต้อง ค่าแรงประลัยของคอนกรีตจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าการผสมตามสูตร หรือการผสมตามมาตรฐาน

## ข้อมูลจำเพาะด้านสถาปัตยกรรม

คอนกรีตจะต้องออกแบบตามวิธีการที่ระบุไว้เป็นแบบอย่างหรือมาตรฐานในการผสม เช่น ทำตามหน่วยงาน วิจัยด้านอาคารเรื่อง "การออกแบบผสมคอนกรีตธรรมดา" หรือตาม "มาตรฐานวิธีการเลือกสัดส่วนของคอนกรีตตามแนวปฏิบัติ" เอซีไอ 211.1-85 ส่วนตัวผสมเพิ่มเติมเพื่อชะลอการเซ็ทตัว เมื่อคอนกรีตผสมน้ำจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานอังกฤษ บีเอส 5075 ตอนที่ 1 หรือตามมาตรฐานอเมริกันในการทดสอบวัสดุ ASTM ตามเบอร์ ซี-494 แบบ ดี ของสารผสมเพิ่มในคอนกรีต และควรจะเป็นดาราทาร์ค 17 ตามที่ผลิตโดยบริษัท ดับบลิว อาร์ เกรซ หรือชื่ออื่น การใช้จะต้องเข้มงวดตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต อัตราการเพิ่มจะต้องมีการปรับแต่ง เพื่อให้ได้เวลาการชะลอตัวของคอนกรีตผสมที่อุณหภูมิต่างๆกัน

## การบรรจุหีบห่อ

ดาราทาร์ค 17 ในภาชนะขนาด 25 ลิตร และ 205 ลิตร ถ้าต้องการปริมาณมากๆ ก็ติดต่อได้ สามารถจัดการพิเศษให้

## การเก็บ

เอกสารนี้ ป้องกันไม่ให้เกิดการอ้างตัวว่าถ้าเมื่อใดอ้างตัวจะต้องทำให้ละเลยอย่างซ้ำๆปรและทำการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผสมอย่างทั่วถึงก่อนการใช้ อายุการเก็บ-น้อยที่สุด 12 เดือน ในกล่องผนึกจากโรงงาน

### ข้อมูลความปลอดภัย ตารางที่ 17

#### สุขภาพและความปลอดภัย

รายการทั่วไป:	เป็นแบบชะลอปฏิกิริยาเมื่อลดน้ำ/ทำให้คอนกรีตไหลตัวดี ขึ้นอยู่กับโพลีเมอร์อินทรีย์
การเป็นอันตรายต่อสุขภาพ:	สัมผัสได้นาน แต่ว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่ผิวไวต่อการสัมผัส
การใช้:	อย่าให้สัมผัสผิวและตา ให้สวมเสื้อผ้าป้องกันเหมาะสม สวมถุงมือและแว่นตา
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น:	ถ้าสัมผัสผิว : ให้ล้างด้วยน้ำ ถ้าเข้าตา : ล้างด้วยน้ำมากๆทันที ถ้ามีการเคืองตา ปรึกษาแพทย์ ถ้ากลืนเข้าไป : ให้ดื่มน้ำเข้าไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ดีขึ้น ปรึกษาแพทย์
การเสี่ยงต่อการติดไฟ/ระเบิด :	ไม่ติดไฟ
การเก็บ :	เก็บในภาชนะที่ผนึกมาจากโรงงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ตัวอย่างการใช้

ก. อัตราแนะนำในการเติมน้ำยาสำหรับค่าอุณหภูมิบรรยากาศต่างๆ เพื่อให้ได้เวลาเข้าตัวเพิ่มขึ้นในการใช้หัวของคอนกรีตประมาณ 2 ถึง 4 ชั่วโมง

อัตราการเพิ่มเติม	
อุณหภูมิคอนกรีต (C)	มิลลิลิตร/100 กก.ซีเมนต์
21-24	180
24-27	200
27-30	230
30-33	260
33+	300 และมากกว่า

โน้ต : อัตราการเติมที่เพิ่มขึ้นของดาราทาร์ด 17 จะสอดคล้องกับความต้องการของน้ำผสมปูนที่เพิ่มขึ้นด้วย และการเพิ่มอุณหภูมิ ส่วนการทำงานการใช้ปูนจะยังคงเดิม ถ้าเป็นไปได้เมื่อปริมาณน้ำผสมถูกลดลง

ข. ความสอดคล้องของดาราทาร์ด 17 ต่อมาตรฐานอังกฤษที่ 5075 ตอนที่ 1 : 2525  
อ้างอิงของซีเมนต์ (Bx16) - 300 กก./ม<sup>3</sup>

หินบดขนาด 20 มม. - 45%

หินบดขนาด 10 มม. - 20%

ทรายละเอียด - 35%

ดาราทาร์ด 17 - 200 มิลลิลิตร/100 กก.ซีเมนต์


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	ส่วนผสม ควบคุม	ทดสอบ ผสม เอ	ทดสอบ ผสม บี
แฟคเตอร์ในการอัด	0.89	0.925	0.88
		(น้อยสุด 0.03) ส่วนควบคุม)	(แตกต่างน้อยกว่า <0.02 ต่ำกว่า ส่วนควบคุม)
ส่วนผสมอากาศ	1.0	1.6	1.6
เปอร์เซ็นต์การลดน้ำ	-	-	8
เวลาใช้ที่ต่ำสุด ที่ 0.5 นิวตัน/มม. <sup>2</sup>	156	514	493
			(>60 นาทีสูงกว่า ชั้นควบคุม)
3.5 นิวตัน/มม. <sup>2</sup>	249	600	588

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค. ผลของการใช้ดาราทาร์ด 17 ต่ออัตราการเกิดความร้อนเนื่องจากการรวมตัวของซีเมนต์เข้ากับน้ำ

----- ส่วนผสมซีเมนต์/น้ำ  
 ————— ส่วนผสมซีเมนต์/น้ำ/ดาราทาร์ด-17



ปริมาณความร้อนจำนวนได้เช่นกันมาเกี่ยวข้อง แต่ว่าในช่วงเวลาที่นานกว่า จะช่วยลดอุณหภูมิสูงสุดในเริ่มแรกภายในเนื้อคอนกรีต ดังนั้นจะช่วยลดความร้อนและการแตกร้าวเนื่องจากการเกิดความร้อน ซึ่งจะต้องระวังอย่างมาก สำหรับการเทพูนผสมจำนวนมากๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ง. ประสิทธิภาพของการใช้คอนกรีตอบไอน้ำ


การใช้อุณหภูมิสูงๆ ตอนเริ่มแรกในการอบคอนกรีตจะให้ค่าความแข็งแรงสูงเท่ากับปล่อสไวยธรรมดา 28 วัน ผลที่ได้นี้ บางทีเราก็ทำการชะงักเวลาเอาไว้ โดยทำการอบไอน้ำตอนหลัง ถ้าเราชะงักเวลาไว้ 2 ชั่วโมง แล้วอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ก็ได้ผลเหมือนหล่อคอนกรีตไว้ 28 วัน และถ้าชะงักไว้ 4 ชั่วโมง ก็ใช้ไอน้ำที่ 78 องศาเซลเซียส อบก็ได้ผลแบบเดียวกัน แต่ว่าความแข็งแรงตอนเริ่มแรก (ในช่วง 12-16 ชั่วโมง) ของการอบแบบใช้ไอน้ำอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส จะต่ำกว่าที่ได้จากการอบโดยใช้ไอน้ำ 78 องศาเซลเซียส มาก

ตารางทาร์ด 17 สามารถช่วยชะลอปฏิกิริยาคอนกรีตทำปฏิกิริยากับน้ำ ทำให้มีช่วงเวลาใช้งานตอนแรก/เพิ่มกำลังคอนกรีตตอนหลัง ทำให้สามารถเอาไอน้ำมาอบได้ทันทีที่

จำเป็นจะต้องทดลองปริมาณการใช้ที่มีประโยชน์สูงสุด อุณหภูมิในการอบ และเวลาการใช้ไอน้ำเพื่อให้เหมาะสมเท่ากับวัสดุและการออกแบบผสมคอนกรีต



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ง-1 สถานที่ทำการทดสอบโครงการวิจัย โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
บริษัท กาญจนาคอนกรีต จำกัด




รูปที่ ง-2 แม่แบบที่ใช้ในโครงการวิจัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานี้เท่านั้น ไม่ควรเอาไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ง-3 สารหน่วงการก่อดิว ดาราทาร์ด 17

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ง-4 การทดสอบหาเวลาการก่อตัวของคอนกรีตสด




รูปที่ ง-5 การทดสอบหาค่ายบตัวของคอนกรีตสด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ง-6 ตัวอย่างทดสอบแบบลูกบาศก์ 15\*15\*15 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ง-7 การบ่มตัวอย่างทดสอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ง-8 การทดสอบหาค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้