



รายงานการวิจัย

โครงการ

ผลของสนิมที่มีต่อเหล็กเสริมในงานก่อสร้าง



อาจารย์ สุรัตน์ หวังเจริญ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา SPECIAL PROJECT ปีการศึกษา 2534

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่จะขออนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน้าอนุมัติ

หัวข้อปริญญาโท ผลิตของสนิมที่มีต่อเหล็กเสริมในงานก่อสร้าง

โดย นายอภิชาติ เต็งเจริญกุล

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุรัตน์ หวังเจริญ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้รับปริญญาโทฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
(อาจารย์ สุรัตน์ หวังเจริญ)


คณะกรรมการวัดผลโครงการวิจัย


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ สุรัตน์ หวังเจริญ)


..... ประธานกรรมการ
(อาจารย์ สุพจน์ ศรีนิล)

..... กรรมการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับครูใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

.....  กรรมการ
(อาจารย์ สุวัฒน์ ธีรเศรษฐ์)

.....  กรรมการ
(อาจารย์ จิตรพงษ์ พงษ์เพ็ง)

.....  กรรมการ
(อาจารย์ อำนวย ปานิชกุลพงศ์)



บทคัดย่อ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของสนิมที่มีต่อเหล็กเสริมในงานก่อสร้าง
 โดย นายอภิชาติ เต็งเจริญกุล
 ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุรัตน์ หวังเจริญ

ปัญหาเรื่องสนิมเหล็ก ไม่ว่าจะเกิดด้วยสาเหตุใดๆ เช่น อากาศชื้น การกองเก็บไม่ดี หรืออยู่ในช่วงฤดูฝน ฯลฯ เมื่อมีสนิมเหล็กเกิดขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาถกเถียงกันถึงคุณสมบัติต่างๆ ของเหล็กที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณสมบัติในด้านแรงยึดเกาะของเหล็ก (bonding) ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาถึงแรงยึดเกาะและอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ โดยนำเหล็กเสริมมากองเก็บด้วยวิธีการ 3 วิธีการ ซึ่งควบคุมตัวแปรต่างๆ แตกต่างกันไป จากนั้นจึงนำมาทดสอบหาปริมาณสนิม แรงยึดเกาะและตัวแปรอื่นๆ ในระยะเวลาทุกๆ 7 วัน ซึ่งผลการทดสอบก็พอสรุปได้คือ

ปริมาณสนิมจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บ

ความชื้นและอากาศ เป็นตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้สนิมเกิดได้ การกองเก็บที่จะช่วยลดอัตราการเกิดสนิมก็ต้องให้ได้รับความชื้นและอากาศน้อยที่สุด

สำหรับในระยะเวลา 48 วันที่ทำการศึกษาทดสอบด้วยวิธีการกองเก็บทั้งสามนี้ จะเห็นว่าเมื่อปริมาณสนิมเพิ่มขึ้น แรงยึดเกาะก็จะมากขึ้นด้วย

ในระยะเวลาการกองเก็บด้วยวิธีการในงานวิจัยนี้ 48 วัน ยังไม่เกิดสนิมมากถึงขนาด สนิมขุม ๑ ได้ มีเพียงสนิมผิวเท่านั้น

จากสรุปการทดสอบนี้จะเห็นว่า สามารถกองเก็บเหล็กด้วยวิธีใดก็ได้ในสามวิธีในงานวิจัยนี้ไว้ได้ถึง 48 วัน ซึ่งยังไม่เกิดสนิมถึงขนาดสนิมขุม ทำให้สามารถวางแผนการเก็บสิ่งอื่น การนำปริมาณเหล็กในหน่วยงาน ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

กิตติกรรมประกาศ

ในการทำวิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ สุรัตน์ หวังเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนได้กรุณาตรวจวิทยานิพนธ์จนสำเร็จเรียบร้อย ผู้เขียนยังใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาตรวจ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ อันทำให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนๆ น้องๆ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้ช่วยเหลือทั้งกำลังกายและกำลังใจ จนกระทั่งงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์

ท้ายสุดนี้ ความดีหรือประโยชน์ทั้งหลายอันพึงได้รับจากวิทยานิพนธ์นี้ ขอมอบให้แก่ บิดามารดา และ ครู อาจารย์ ทุกท่าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณที่ได้ให้การอบรมศึกษาแก่ผู้เขียน

นายอภิชาติ เต็งเจริญกุล

สารบัญ

| | |
|------------------------------------|----|
| หน้าอนุมัติ | ก |
| บทคัดย่อ | ข |
| กิตติกรรมประกาศ | ค |
| สารบัญ | ง |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| 1.1 เหล็กเสริมคอนกรีต | 1 |
| 1.2 การกัดกร่อน | 12 |
| 1.3 วัตถุประสงค์และขอบข่ายงานวิจัย | 15 |
| บทที่ 2 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ | 17 |
| 2.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ | 17 |
| บทที่ 3 ขั้นตอนการทำงาน | 18 |
| 3.1 การเตรียมตัวอย่าง | 18 |
| 3.2 การทดสอบ | 18 |
| 3.2.1 การหาปริมาณสนิม | 19 |
| 3.2.2 การทดสอบหาแรงยึดเกาะ | 19 |
| บทที่ 4 ผลการทดสอบ | 22 |
| 4.1 อธิบายตารางและกราฟ | 22 |
| ตาราง-กราฟ | 25 |
| บทที่ 5 สรุป-วิเคราะห์ผลการทดสอบ | 70 |
| 5.1 สรุปผลการทดสอบ | 70 |
| 5.2 วิเคราะห์ผลการทดสอบ | 71 |
| 5.3 การนำไปใช้ประโยชน์ | 72 |
| รูปประกอบ | 73 |

บรรณานุกรม เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 81

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 เหล็กเสริมคอนกรีต

เนื่องจากความต้านทานของคอนกรีตต่อแรงดึงมีเพียงร้อยละ 10 ของความต้านทานต่อแรงอัดเท่านั้น ดังนั้นล้าพังคอนกรีตเองจึงไม่สามารถรับแรงดึงได้สูง แต่โดยเหตุที่เหล็กเป็นวัสดุที่ต้านทานต่อแรงดึงและแรงอัดได้ดี อีกทั้งมีสัมประสิทธิ์การยึดตัวเท่าๆ กับคอนกรีต ดังนั้นการใช้เหล็กเส้นหรือเหล็กท่อนร่วมกับคอนกรีตโดยหล่ออยู่ในเนื้อคอนกรีตในลักษณะที่ให้คอนกรีตรับแรงอัด และรับแรงดึงจึงได้ผลดี

การใช้เหล็กเสริมร่วมกับคอนกรีตในลักษณะดังกล่าว เรียกว่า คอนกรีตเสริมเหล็ก การที่ให้คอนกรีตห่อหุ้มเหล็กนี้ จะทำให้เหล็กทนทานต่อความร้อนและการเป็นสนิมผุกร่อนได้ดี ช่วยให้เหล็กมีความต้านทานต่อแรงดึงได้เต็มที่ ดังนั้นคอนกรีตเสริมเหล็กจึงมีความต้านทานต่อแรงต่างๆ ที่กระทำได้ดีกว่าคอนกรีตล้วนเพียงอย่างเดียว


เหล็กเสริมคอนกรีตที่ใช้กันอยู่ตามธรรมดาทั่วไปเป็นเหล็กกล้าละมุน (Mild Steel) แบบรีดร้อนมีหน้าตัดกลมเรียบและเป็นเส้นตรงมีความยาวมาตรฐานขนาด 10 และ 12 เมตร สำหรับความยาวอื่นที่ไม่ได้มาตรฐาน (7, 8, 9 เมตร) อาจสั่งโรงงานทำได้หากต้องการเป็นจำนวนมาก การซื้อขายคิดเป็นกิโลกรัมหรือตัน ไม่ควรรู้ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดต่ำกว่า 8 มิลลิเมตร เว้นแต่เหล็กปลอกหรือเหล็กลูกตั้ง ทั้งนี้เพราะเหล็กขนาดเล็กมีราคาแพงกว่าเมื่อคิดตามน้ำหนัก

เพื่อที่จะให้เหล็กเสริมที่กำลังรับแรงดึงได้ดี จำเป็นต้องมีการยึดเหนี่ยว

ที่ค้ำระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริม ในสมัยก่อนเหล็กท่อนหรือเหล็กเส้นมีหน้าตัดกลม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
เรียบหรือสี่เหลี่ยม ซึ่งแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเหล็กไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


เหล็กเสริมไม่สามารถรับแรงดึงได้ดีเท่าที่คาดหมายไว้ ในปัจจุบันได้มีการผลิตเหล็กข้อ
อ้อยซึ่งมีปล้องหรือครีบกเกลียวที่ผิวตามความยาวซึ่งช่วยให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับ
เหล็กเสริมดีขึ้นมากถึงสองเท่าของเหล็กเส้นกลม



รูปที่ 1.1 เหล็กข้ออ้อย

เหล็กเสริมที่ใช้จะล้าเร็วยิ่งมา ณ ที่ก่อสร้างเป็นมัดๆ และผูกป้ายแสดง
เครื่องหมาย ควรเก็บเหล็กเสริมเป็นชั้นๆ ตามขนาดต่างๆ กัน โดยมีที่รองรับและ
ปกคลุมมิให้เปื้อนดินโคลนและฝน เหล็กเสริมต้องไม่ชำรุด ไม่ดุ้ง ไม่งอ หรือไม่
สนิมมากในระหว่างที่เก็บหรือในขณะที่ล้าแล้งมา เหล็กที่เป็นสนิมบางๆ สีแดงๆ นับว่า
ไม่เสียหายซึ่งความขรุขระที่ผิวจะทำให้การยึดเหนี่ยวดีขึ้น แต่ถ้าเป็นสนิมมากจนหนาเป็น
เหล็กซึ่งจะหลุดโดยง่ายเมื่อถูด้วยกระดาษหรือแปรงด้วยแปรงลวดหรือวิธีอื่นๆ ก็ควรขจัด
ออกเสียให้หมด สิ่งอื่นๆ ที่มักจะพบเคลือบอยู่ตามส่วนต่างๆ ของเหล็กเสริมก็คือ ไขมัน
ไขมัน โคลนแห้งๆ มอร์ต้าบางๆ ที่กระเด็นมาแห้งติดค้างอยู่บนเหล็กเสริมก่อนที่จะ
เทคอนกรีต ถ้ามอร์ต้าที่แห้งติดอยู่นั้นมีกำลังน้อยหรือไม่มีเลย ก็ควรจะแปรงออกจาก
เหล็กนั้นและเอาออกจากแบบให้หมด แต่ถ้าแกะออกยากแม้ปล่อยไว้ เช่นนั้นก็อาจจะไม่เป็น
ภัยได้ถ้ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คุณสมบัติที่สำคัญของเหล็กเสริมที่ควรทราบเพื่อใช้ในการคำนวณออกแบบหรือการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมได้แก่ โมดูลัสยืดหยุ่น กำลังรับแรงดึง กำลังจุดคานงหรือจุดยึดตลอดจนความยืดตัว ชนิดของเหล็กและขนาดของเหล็กเสริมก่อนนำเหล็กเสริมมาใช้งานและแต่ละครั้งที่สั่งมาใช้ควรทำการทดสอบเหล็กเสริมนั้นๆ ทุกๆ ขนาด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่าถูกต้องตรงตามที่ได้กำหนดไว้ในการออกแบบหรือไม่ จำนวนตัวอย่างที่ใช้อย่างน้อยขนาดละ 3 ท่อน ยาวท่อนละ 90 เซนติเมตร เมื่อทำการทดสอบหากำลังรับแรงดึงของเหล็กเสริมตามวิธีมาตรฐาน จะได้เส้นสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดึงกับหน่วยการยืดตัวของเหล็กดังในรูปที่ 1.2 ซึ่งค่าคุณสมบัติต่างๆ จะหาได้จากเส้นสัมพันธ์นี้ ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็กโดยปกติใช้ $E_s = 2.04 \times 10^6$ กก./ซม.²



รูปที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดึงและหน่วยการยืดตัวของเหล็ก

เหล็กกล้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ เหล็กชนิดที่ใช้สำหรับก่อสร้าง เหล็กชนิดแข็งปานกลาง และเหล็กชนิดแข็ง เหล็กชนิดแข็งจะมีกำลังจุดคานงสูงสุด แต่หักง่ายกว่าเหล็กชนิดอื่นเมื่อทำขอ ส่วนเหล็กชนิดที่ใช้สำหรับก่อสร้างมีกำลังจุดคานงต่ำสุด ขนาดของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบจะมีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ถึง 34 มม. ส่วนขนาดของเหล็กข้ออ้อยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 มม. ถึง 32 มม. มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2515 และ มอก. 24-2516 ได้กำหนดกำลังจุดคลาก และกำลังดึงประลัยของเหล็กเสริมคอนกรีตตามชั้นคุณภาพ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าค่าที่แสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 กำลังจุดคลากและกำลังดึงประลัยของเหล็กเสริมคอนกรีต

| ชนิดของเหล็กเสริม | ชั้นคุณภาพ | กำลังจุดคลาก กก./ชม. ² | กำลังดึงประลัย กก./ชม. ² |
|-------------------|------------|--------------------------------------|--|
| เหล็กกลมเรียบ | SR 24 | 2400 | 3900 |
| เหล็กข้ออ้อย | SD 24 | 2400 | 3900 |
| | SD 30 | 3000 | 4900 |
| | SD 35 | 3500 | 5000 |
| | SD 40 | 4000 | 5700 |
| | SD 50 | 5000 | 6300 |

ควรจัดวางเหล็กเสริมให้มีระยะเรียงพอเหมาะ ดัดงอเหล็กให้ถูกต้อง ต่อทางและผูกมัดเหล็กให้ต่อเนื่องยึดกันดี ต้องฝังไว้ใต้ผิวอย่างน้อยที่สุดตามที่กำหนดไว้ และต้องวางให้ตรงอย่างแข็งแรง

การเสริมเหล็กและการดัดงอ

การเสริมเหล็กในคอนกรีตต้องกระทำให้ถูกต้องตามพฤติกรรมการรับน้ำหนักของส่วนโครงสร้างในส่วนของอาคารที่ต้องรับโมเมนต์ดัด และแรงเฉือนอันเนื่องมาจากน้ำหนักบรรทุกทุกในแนวตั้ง เช่น คานช่วงเดียว พื้นเสริมเหล็กทางเดียว ก็จะเสริมเหล็กทางด้านล่างอีก เพื่อให้ทำหน้าที่ต้านท่วงแรงดึงอันเนื่องมาจากโมเมนต์ดัดใช้โดยเสริมเหล็กตามยาวของส่วนโครงสร้างนั้น และหากต้องต้านทานแรงเฉือนมากเกินกว่ากำลังต้าน

ทานแรงเฉือนของคอนกรีต ก็จะใช้เสริมเหล็กเพื่อให้ทำหน้าที่ต้านทานแรงเฉือนในส่วนที่คอนกรีตต้านทานไม่ได้ โดยอาจใช้เหล็กเสริมตามยาวของส่วนโครงสร้างแล้วติดตั้งตรงตำแหน่งที่ต้องต้านทานแรงเฉือน ซึ่งเรียกว่าเหล็กคอดำ หรือใช้เหล็กเสริมตั้งวางเป็นระยะๆ ตามความยาวของส่วนโครงสร้างตรงตำแหน่งที่ต้องการซึ่งเรียกว่าเหล็กลูกตั้งเหล็กปลอกเดี่ยวหรือเหล็กปลอกเกลียว ที่ใช้ในเสา นอกจากจะช่วยยึดเหล็กยื่นในเสาให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ยังช่วยต้านทานการขยายตัวทางข้างของเสาเมื่อถูกแรงอัด ทำให้รับแรงอัดได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปลายเหล็กเสริมก็ควรตัดทำเป็นตาขอด้วยวิธีตัดยื่นเรียกว่า ขงอ เพื่อใช้เป็นส่วนช่วยต้านทานแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริมให้ดียิ่งขึ้น

การจัดวางเหล็กเสริม

การวางเหล็กเสริมจะต้องวางในตำแหน่งที่ถูกต้องและอย่างน้อยจะต้องมีเหล็กเสริมในส่วนที่คอนกรีตต้องรับแรงดึง มีที่หนูนรองรับซึ่งแรงพอ เพื่อให้คอนกรีตหุ้มถูกต้องตามแบบซึ่งอาจเป็นแท่งคอนกรีต ขาดังโลหะ เหล็กปลอก หรือเหล็กยึดระยะเรียงก็ได้ และยึดไว้แน่นหนาพอ ซึ่งอาจผูกยึดด้วยลวดเหล็กเบอร์ 18 ระยะคลาดเคลื่อนที่ขอมให้ สำหรับการวางเหล็กเสริมในโครงสร้างที่รับแรงดัดในผนังและในเสา มีดังนี้

(ก) สำหรับความลึกประสิทธิภาพ d ไม่เกิน 50 ซม. ขอมให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินกว่า 0.50 ซม.


(ข) สำหรับความลึกประสิทธิภาพ d ไม่เกิน 50 ซม. ขอมให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินกว่า 1.00 ซม.

ส่วนตำแหน่งตัดเหล็กคอดำและตำแหน่งปลายสุดของเหล็กเสริม วัดตามยาวของโครงสร้าง ขอมให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินกว่า 5 ซม. แต่ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มปลายเหล็กเสริมน้อยกว่าค่าที่กำหนด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



(ก) เหล็กคอบผ้า



(ข) เหล็กปลอก

(ค) เหล็กลูกตั้ง

รูปที่ 1.3

มาตรฐาน ว.ส.ท. ได้กำหนดเกี่ยวกับ "ของอมาตรฐาน" ไว้ดังนี้


(ก) ส่วนที่อ เป็นครึ่งวงกลมโดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น แต่ระยะที่ยื่นนั้นต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม.

(ข) ส่วนที่อ เป็นมุมฉาก โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย 12 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น

(ค) สำหรับเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก ให้อ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีส่วนที่ยื่นถึงปลายของอีกอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม. และต้องมีรัศมีวัดด้านในของเหล็กไม่สั้นกว่าหนึ่งเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น


(ง) ของอมาตรฐานสามารถทนแรงดึงในเหล็กได้ถึง 700 กก./ชม.²

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ของงอ "มุมฉาก"

ของงอ "ครึ่งวงกลม"



ของงอเหล็กถูกค้ำและเหล็กปลอก

รูปที่ 1.4 ของอมาตรฐาน

นอกจากนี้มาตรฐาน ว.ส.ท. ยังกำหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับของอด้วย กล่าวคือ เส้นผ่าศูนย์กลางของอการงอเหล็กจะวัดด้านในของเหล็กที่งอ สำหรับเหล็กโครงสร้างและเหล็กชนิดแข็งปานกลางขนาด 6 มม. ถึง 25 มม. ให้ใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของของอเท่ากับ 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก ส่วนเหล็กชนิดอื่นให้ใช้ดังนี้

| ขนาดของเหล็ก | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุด (D) |
|---------------|---------------------------------------|
| 9 ถึง 15 มม. | 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น |
| 19 ถึง 25 มม. | 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น |

ระยะเรียงของเหล็กเสริม

- ก. ระยะเรียงของเหล็กเสริมเอกในผนังหรือพื้นต้องไม่เกิน 3 เท่า ของความหนาของผนังหรือพื้น หรือไม่เกิน 30 ซม.
- ข. ระยะช่องว่างระหว่างผิวเหล็กตั้งในเสาทุกชนิด ต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก หรือ 1.5 เท่าของขนาดวัสดุผสมหยาบใหญ่ที่สุด
- ค. ช่องว่างระหว่างผิวเหล็ก ที่อยู่ชั้นเดียวกันของเหล็กเสริมตามยาว ในคาน จะต้องมากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก หรือ 1.34 เท่า ของขนาดโตสุดของวัสดุผสมหยาบหรือ 2.5 ซม.
- ง. เมื่อเหล็กเสริมตามยาวของคานมีมากกว่าหนึ่งชั้น ช่องว่างระหว่างผิวเหล็กแต่ละชั้นต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. และต้องเรียงเหล็กแต่ละชั้นให้ตรงกัน เพื่อเทคอนกรีตได้สะดวก

ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก

- ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กที่วัดจากผิวเหล็ก ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์

ต่อไปนี้

- สำหรับพื้นและคานดินที่เทลงบนดินโดยไม่มีไม้แบบที่องคาน..... 6 ซม.
- สำหรับพื้น และ คานดินที่ใช้ไม้แบบที่องคานสำหรับเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ขึ้นไป..... 4 ซม.
- สำหรับพื้นและคานคอดินที่ใช้ไม้แบบที่องคานสำหรับเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 15 มม. ลงมา..... 3 ซม.
- สำหรับพื้นและคานในร่มที่ไม่ถูกดิน แดด และน้ำ โดยตรง..... 2 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับอาคารที่หุ้มเหล็กโดยยกเว้นไป ต้องไม่น้อยกว่าค่า
 3 ซม. หรือ 1.5 เท่าของขนาดวัสดุผสมหยาบที่ใหญ่ที่สุด และต้องเป็นเนื้อเดียวกัน



บุคคลกรที่ภายในแกนเสา

การยึดปลายเหล็กเสริมตามยาว

- ก. ปลายเหล็กเสริมจะต้องปล่อยเลยจุดที่ไม่ต้องรับแรงไปอีก ไม่น้อยกว่า ความลึกของคาน หรือไม่น้อยกว่า 12 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม ปลายเหล็กเสริมอาจทำเป็นขอตามข้อกำหนด "ของมาตรฐาน" และมีระยะที่ฝังที่เพียงพอ
- ข. เหล็กเสริมรับโมเมนต์บวก จะต้องยื่นเข้าไปในที่รองรับไม่น้อยกว่า 15 ซม. เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามสำหรับคานช่วงเดียว และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่สำหรับคานต่อเนื่อง

ค. เหล็กเสริมรับโมเมนต์ลบ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจะต้องปล่อยเลยจุดตัดกลับของโมเมนต์เป็นระยะไม่น้อยกว่าความลึกของคาน หรือหนึ่งในสิบหกของช่วงว่างของคาน

การต่อตามเหล็กเสริม

โดยปกติจะไม่ยอมให้มีการต่อเหล็กเสริม นอกจากที่ได้แสดงไว้ในแบบหรือได้ระบุไว้ การต่อเหล็กเสริมนี้อาจต่อโดยวิธีทาบ วิธีเชื่อม หรือการต่อยึดปลายแบบอื่นๆ ก็ได้ที่ให้มีการถ่ายแรงได้เต็มที่ การต่อเหล็กเสริมโดยปกติต้องมีระยะเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับเหล็กกลมและไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับเหล็กข้ออ้อย ควรหลีกเลี่ยงการต่อเหล็กเสริม ณ จุดที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และไม่ควรใช้วิธีต่อทาบกับเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 25 มม.

การต่อเหล็กเสริมรับแรงดึง ความยาวของเหล็กข้ออ้อยที่นำมาต่อทาบกัน จะต้องไม่น้อยกว่า 24 30 และ 36 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กที่มีกำลัง

จุดคาน 2800 มม. 3500 มม. และ 4200 มม. ตามลำดับ หรือไม่น้อยกว่า 30 ซม. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งห้ามมิให้ใช้ระยะยึดติดน้อยกว่า 2 เท่าของค่าที่กำหนดไว้สำหรับเหล็กเส้นผิวเรียบ ระยะทาบที่ใช้จะเป็น

เหล็กข้ออ้อย

การต่อเหล็กเสริมรับแรงอัด สำหรับคอนกรีตที่มีกำลังอัด 200 กก./ซม.² หรือสูงกว่านี้ ระยะทาบของเหล็กข้ออ้อยจะต้องไม่น้อยกว่า 20 เท่า และ 30 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กที่มีกำลังจุดคานงเท่ากับ 3500 หรือน้อยกว่า และค่า 4200 กับ 5200 กก./ซม.² ตามลำดับ และต้องไม่น้อยกว่า 30 ซม. ถ้ากำลังอัดของคอนกรีตมีค่าต่ำกว่า 200 กก./ซม.² ระยะทาบจะต้องเพิ่มอีกหนึ่งในสามของค่าข้างต้น สำหรับเหล็กเส้นผิวเรียบ ระยะทาบอย่างน้อยจะต้องเป็น 2 เท่าของค่าที่กำหนดไว้สำหรับเหล็กข้ออ้อย

เหล็กเสริมตามขวาง

ในเสาปลอกเดี่ยว เหล็กยื่นทุกเส้นจะต้องมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. พันโดยรอบโดยมีระยะเรียงของเหล็กปลอกไม่ห่างกว่า 16 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กยื่น หรือ 48 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กปลอก หรือด้านแคบที่สุดของเสานั้น ต้องจัดให้มุมของเหล็กปลอกยึดเหล็กยื่นตามมุมทุกมุม และเส้นอื่น ๆ สลับเส้นเว้นเส้นโดยมุมของเหล็กปลอกนั้นต้องไม่เกินกว่า 135 องศา เหล็กเส้นที่เว้นต้องห่างจากเส้นที่ถูกยึดไว้ไม่เกิน 15 ซม. ถ้าเหล็กยื่นเรียงกันเป็นวงกลม อาจใช้เหล็กปลอกพันให้ครบรอบวงนั้นก็ใช้ได้

ในเสาปลอกเกลียว ต้องพันเหล็กปลอกเกลียวต่อเนื่องกันเป็นเกลียวที่มีระยะห่างสม่ำเสมอ และยึดให้อยู่ตามตำแหน่งอย่างมั่นคงด้วยเหล็กยึด จำนวนของเหล็กยึดที่ใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงปลอกเกลียว เหล็กปลอกควรมีขนาดใหญ่พอ (ไม่เล็กกว่า 6 มม.) และประกอบแน่นหนาพอที่จะไม่ทำให้ขนาดและระยะที่ออกแบบไว้คลาดเคลื่อนได้เนื่องจากการย้ายและติดตั้ง ระยะเรียงศูนย์ถึงศูนย์ของเหล็กปลอกเกลียวจะต้องไม่ห่างเกินกว่า 7.5 ซม. หรือแคบกว่า 3 ซม. หรือ 1.5 เท่าของขนาดโตสุดของวัสดุผสมที่ยาบ การใส่เหล็กปลอกเกลียวต้องพันตลอดตั้งแต่ระดับพื้น

หรือจากส่วนบนสุดของฐานรากขึ้นไปถึงระดับเหล็กเสริมเส้นล่างสุดของชั้นเหนือกว่าในเสา ที่มีหัวเสา จะต้องพันเหล็กปลอกเกลียวขึ้นไปจนถึงระดับที่หัวเสา ขยายเส้นผ่าศูนย์กลาง หรือความกว้างให้เป็น 2 เท่าของขนาดเสา

ในคาน เหล็กปลอกที่ใช้ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม. และเรียงห่างกัน ไม่เกิน 16 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริม หรือ 48 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กปลอก ในคานที่มีเหล็กเสริมรับแรงอัดจะต้องใส่เหล็กปลอกตลอดระยะที่ต้องการเหล็กเสริมรับแรงอัด

เหล็กเสริมต้านการยึดหด

ในพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้เป็นส่วนอาคารหรือหลังคา ซึ่งเสริมเหล็กรับแรงทางเดียว จะต้องเสริมเหล็กในแนวตั้งฉากกับเหล็กเสริมเอกเพื่อรับแรงเนื่องจากการยึดหด ขนาดของเหล็กที่ใช้ต้องมีขนาดเล็กกว่า 6 มม. และเรียงเหล็กห่างกันไม่เกิน 3 เท่าของความหนาของแผ่นพื้นหรือ 30 ซม. ปริมาณของเหล็กเสริมที่ใช้จะต้องมีอัตราส่วนเนื้อที่เหล็กต่อหน้าตัดคอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่าค่าที่ให้ไว้ดังนี้


- พื้นที่ซึ่งเสริมด้วยเหล็กเส้นผิวเรียบ..... 0.0025
- พื้นที่ซึ่งเสริมด้วยเหล็กข้ออ้อยและมีกำลังจุดคานน้อยกว่า 4200 กก./ซม.² .. 0.0020
- พื้นที่ซึ่งเสริมด้วยเหล็กข้ออ้อยและมีกำลังจุดคานเท่ากับ 4200 กก./ซม.²
- หรือลวดตะแกรงซึ่งระยะเรียงในทิศที่รับแรงห่างไม่เกิน 30 ซม. 0.0018

การออกแบบควรทำรูปเหล็กที่จะต้องตัดให้ง่าย ๆ และยังมีน้อยอย่างยิ่งดี เพราะต้นทุนค่าแรงตัด การตัดงอขอต่างๆ ต้องทำให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด มิฉะนั้น เมื่อนำไปผูกเป็นโครงให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงยกเข้าไปใส่ในแบบ ซึ่งมีที่หนุนรองรับอยู่ ให้สูงพื้นแบบตามที่ต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2 การกัดกร่อน


การกัดกร่อนเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียเป็นเงินหลายๆ ล้านบาทต่อปี จึงได้มีการคิดและพัฒนาการใช้โลหะหรือเหล็กที่มีกำรกัดกร่อนสูงให้มีค่าการกัดกร่อนน้อยลงไปได้แก่การทาสี บนผิวของโลหะที่ต้องการนำไปใช้งานเป็นต้น ด้วยเหตุที่โลหะเหล็กส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมจึงต้องมีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมด้วย แต่มีข้อเสียเมื่อเหล็กทิ้งไว้ในบรรยากาศจะเกิดปฏิกิริยาของเนื้อเหล็กกับออกซิเจนทำให้เกิดเป็นเหล็กออกไซด์ชั้น และการกัดกร่อนด้วยสนิมของเหล็กและหลุดร่อนออกมาเป็นเศษเหล็ก การกัดกร่อนจะช้าหรือเร็วจะขึ้นอยู่กับแปดเตอร์ต่างๆ ได้แก่ปริมาณความชื้นและอากาศ เป็นต้น



รูปที่ 1.5 แสดงวงจรของการเกิดสนิมในเหล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


การทดลองการเกิดสนิมเหล็กดังรูปที่ 1.6



รูปที่ 1.6 แสดงการเกิดสนิมเหล็ก

จากรูปที่ 1.6 แยกให้เห็นเป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกจะนำเหล็กใส่ในหลอดแก้วที่ปรับสภาพอากาศภายในให้เป็นอากาศแห้งและปิดฝาไว้ให้สนิท ส่วนลักษณะที่สองเป็นการทดลองแช่ในน้ำที่ผ่านการต้มแล้วจะพบว่าไม่เกิดเป็นสนิมได้ง่าย ในขณะที่ยากับลักษณะที่สามไม่มีการปิดฝาด้านบนให้อยู่ในบรรยากาศปกติ จะพบว่ามีการเกิดสนิมขึ้นได้ง่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



| ขนาดเดิม | ภาคตัดของชิ้นงานที่มีสนิมลึก 1 มม. |
|---|--|
| พื้นที่ = $150 \times 15 = 2250$ | พื้นที่ใหม่ a = $148 \times 13 = 1924$ |
| + $150 \times 15 = 2250$ | = $148 \times 13 = 1924$ |
| + $170 \times 15 = 2550$ | + $170 \times 13 = 2210$ |
| <u>7050 มม.²</u> | <u>6058 มม.²</u> |
| ถ้าโลหะมีความเค้น | |
| 500 นิวตัน/มม. ² | |
| = 7050×500 | = 6058×500 |
| = 3525000 นิวตัน | = 3029000 นิวตัน |
| ผลจากสนิมทำให้พื้นที่รับน้ำหนักได้น้อยลง 14 % | |

รูปที่ 1.7 แสดงผลที่เกิดจากการกัดกร่อนของสนิมเหล็กที่พื้นที่หน้าตัด

จากรูปที่ 1.7 เป็นการแสดงให้เห็นว่าการเกิดสนิมเหล็กที่บริเวณพื้นที่หน้าตัดของโลหะเกิดขึ้นแล้วมีผลทำให้พื้นที่หน้าตัดของโลหะลดลงจากขนาดเดิมประมาณ 14 % ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับค่าความแข็งแรงที่สามารถจะรับแรงเอาไว้ได้น้อยลง ดังแสดงไว้แล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3 วัตถุประสงค์และขอบข่ายงานวิจัย

ในระยะสอง-สามปีที่ผ่านมา ที่การก่อสร้างได้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก มีงานก่อสร้างมากมาย จะเห็นได้ว่าไม่ว่ามองไปทางใดก็จะพบแต่หน่วยงานก่อสร้าง และไม่เฉพาะแต่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ตามหัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เชียงใหม่ พัทธยา ระยอง ฯลฯ ก็มีการก่อสร้างขึ้นอย่างมาก สำหรับระบบโครงสร้างที่นิยมใช้ หรือกว่า 80 % ของงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นทั้งหมด ล้วนแต่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นการนำเอาคอนกรีตและเหล็กเสริมมาหลอมรวมกันในลักษณะที่ทำให้ส่วนของอาคารนั้นๆ เช่น คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ มีพฤติกรรมในการรับน้ำหนักบรรทุกร่วมกัน โดยอาศัยแนวคิดที่ว่าคอนกรีตเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติต้านทานแรงอัดได้ดี แต่ต้านทานแรงดึงได้ต่ำมาก ส่วนเหล็กเสริมเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติต้านทานแรงดึงและแรงอัดได้ดีพอๆกัน เมื่อเปรียบเทียบในด้านคุณสมบัติและค่าใช้จ่ายแล้ว จึงนำเอาจุดเด่นของวัสดุทั้งสองชนิดมาใช้ คือ ให้คอนกรีตรับแรงอัด และให้เหล็กเสริมรับแรงดึง

จะเห็นว่าเหล็กเสริมมีความสำคัญมากในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งปัญหาหนึ่งของเหล็กเสริมที่เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่ผู้ทำงานก่อสร้าง ก็คือ ปัญหาเรื่องสนิมเหล็ก ซึ่งไม่ว่าจะเกิดด้วยสาเหตุใด ๆ เช่น อากาศชื้น การกองเก็บไม่ดี หรืออยู่ในช่วงฤดูฝน ฯลฯ แต่เมื่อเกิดมีสนิมขึ้นมา ก็เป็นที่ถกเถียงกันถึงคุณสมบัติที่สูญเสียไปหรือที่เพิ่มขึ้น สำหรับโครงงานนี้จะได้ศึกษาถึงผลของสนิมที่มีต่อเหล็กเสริม โดยเฉพาะในเรื่องของ แรงยึดเกาะ (bonding) โดยเปรียบเทียบระหว่างการกองเก็บในลักษณะต่าง ๆ ตั้งแต่การกองเก็บอย่างดีจนอย่างทั้งๆ ข้างๆ ทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ

1. กองเก็บอย่างดี โดยมีวัสดุรองและยกเหล็กขึ้นห่างจากพื้น เพื่อป้องกันมิให้ความชื้นจากพื้นซึมเข้าหาเหล็กได้ รวมทั้งใช้ผ้าพลาสติกคลุม เพื่อป้องกันฝนและความชื้นในอากาศอีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ 2. จ้าล้อถังสภาพให้คล้ายในฤดูฝนต้องโดยใช้ก้องเก็บวิธีคล้ายกันกับวิธีที่ 1

แต่ที่แตกต่างกันก็คือ วิธีนี้ไม่ต้องมีพลาสติกคลุมเหล็ก และใช้น้ำรดทุกวันเปรียบเสมือนได้รับความชื้นจากฝน

3. กองไว้กับพื้นและรดน้ำทุกวัน เพื่อให้ความชื้นในดินซึมผ่านเข้ามาสู่เหล็กได้

สำหรับเหล็กเสริมที่ใช้ทดสอบในงานวิจัยนี้เป็นเหล็กเสริมขนาด 12 มม. ทั้งเหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม หลังจากก็นำเหล็กมาเก็บโดยวิธีการทั้งสาม เมื่อเกิดสนิมจะนำมาทดสอบแรงยึดเกาะที่ระยะเวลาต่าง ๆ ซึ่งจะเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

2.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

สำหรับตัวอย่างที่ใช้ทดสอบนั้นใช้เหล็กเสริมขนาด 12 มิลลิเมตร ทั้งเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ซึ่งกองเก็บในลักษณะต่างๆ 3 วิธีดังที่กล่าวมาแล้ว จากนั้นทำการเลือกตัวอย่างจากกองต่างๆ อย่างละ 2 ตัวอย่าง นำมาทดสอบหาปริมาณสนิมที่ระยะเวลาต่างๆ เพราะฉะนั้นที่เวลาหนึ่งๆ จะต้องทดสอบตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 12 / 3*(2*2) ตัวอย่าง โดยมีรหัสแทนตัวอย่างเหล็กแต่ละอย่างดังนี้

| | | |
|--------|------------------|----------------------|
| A1, A2 | เป็นเหล็กข้ออ้อย | กองเก็บด้วยวิธีที่ 1 |
| B1, B2 | เป็นเหล็กกลม | กองเก็บด้วยวิธีที่ 1 |
| C1, C2 | เป็นเหล็กข้ออ้อย | กองเก็บด้วยวิธีที่ 2 |
| D1, D2 | เป็นเหล็กกลม | กองเก็บด้วยวิธีที่ 2 |
| E1, E2 | เป็นเหล็กข้ออ้อย | กองเก็บด้วยวิธีที่ 3 |
| F1, F2 | เป็นเหล็กกลม | กองเก็บด้วยวิธีที่ 3 |

เมื่อได้ตัวอย่างเหล็กทั้ง 12 ตัวอย่าง ก็ทำตัวอย่างที่จะทดสอบ โดยผสมคอนกรีตแล้วเก็บตัวอย่างคอนกรีตโดยใช้แบบหล่อทรงกระบอกและเก็บตามมาตรฐานการทดสอบหาค่าลึงอัดของคอนกรีต ตาม ASTM : C 39-72 จากนั้นเอาตัวอย่างเหล็กเสียบลงไปแบบหล่อ เมื่อคอนกรีตได้อายุ 14 วันแล้วก็นำมาทดสอบหาแรงยึดเกาะต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

ขั้นตอนการทำงาน

3.1 การเตรียมตัวอย่าง

ขั้นตอนนี้ เป็นการนำเอาเหล็กทั้งที่เป็นเหล็กข้ออ้อยและเหล็กกลมมาทำการกองเก็บเพื่อให้เกิดเป็นสนิม โดยกองเก็บด้วยวิธีการ 3 วิธีคือ

วิธีที่หนึ่ง วิธีนี้จะกองเก็บเหล็กอย่างดีโดยพยายามให้เหล็กที่เก็บได้รับความชื้นน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็ความชื้นจากดิน หรือความชื้นในอากาศ หรือฝน โดยการกองเหล็กให้สูงจากพื้นประมาณ 30-50 เซนติเมตร และใช้ผ้าพลาสติกคลุมเพื่อป้องกันฝนและความชื้นในอากาศ

วิธีที่สอง วิธีนี้เป็นการกองเก็บคล้ายๆ กันกับวิธีแรก ต่างกันก็คือวิธีนี้ไม่ใช้ผ้าพลาสติกคลุม และมีการเอาน้ำรดบนกองเหล็กทุกวัน ในเวลาเช้าและในตอนเย็น โดยรดให้เหล็กเปียกโดยทั่ว สำหรับจุดมุ่งหมายของวิธีนี้ ก็เพื่อให้เหล็กคล้ายกับได้รับน้ำฝน เป็นการเปรียบเทียบกับวิธีแรก

วิธีที่สาม สำหรับวิธีนี้ เป็นวิธีการเก็บเหล็กในสภาพที่แห้งที่สุด โดยให้เหล็กได้รับความชื้นจากดิน และอากาศ โดยกองเหล็กไว้กับดินเลย และยังเอาน้ำรดทุกวัน เช่นเดียวกับวิธีที่สองด้วย

3.2 การทดสอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนไว้สำหรับใช้ภายในจะทดสอบตัวอย่างเหล็กที่ระยะเวลาดังๆ ด้าน ซึ่งในการทดสอบนี้ จะทดสอบเหล็กทุกๆ ระยะเวลา 7 วัน และทดสอบเหล็กใหม่ที่ยังไม่เกิดการทดสอบ

สนิมด้วย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ ในการทดสอบแต่ละครั้งจะใช้ตัวอย่างเหล็กจากการเก็บวิธีละ 4 ตัวอย่าง โดยเป็นเหล็กข้ออ้อย 2 ตัวอย่างและเหล็กกลม 2 ตัวอย่าง โดยค่าที่ทดสอบได้จะเอาทั้ง 2 ตัวอย่างมาเฉลี่ยกัน เมื่อได้เหล็กตัวอย่างแล้วจะนำเหล็กตัวอย่างซึ่งยาวก่อนละ 125 ซม.นี้ มาแบ่งเป็น 2 ท่อน ท่อนหนึ่งยาวประมาณ 30 ซม. ซึ่งท่อนนี้จะนำไปหาปริมาณสนิม ส่วนอีกท่อนหนึ่งที่เหลือจะใช้ในการทดสอบหาแรงยึดเกาะระหว่างผิวคอนกรีตกับเหล็ก

3.2.1 การหาปริมาณสนิม

สำหรับปริมาณสนิมที่เกิดในเหล็กนี้ จะวัดโดยคิดเป็นน้ำหนักสนิมต่อความยาวของเหล็กเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณสนิมในเหล็กตัวอย่าง และชั้นตอนต่างๆ มีดังนี้

- นำเหล็กตัวอย่างมาชั่งน้ำหนัก โดยใช้เครื่องชั่งแบบตัวเลขซึ่งให้ความละเอียดถึง 0.05 กรัม และวัดความยาวของเหล็กตัวอย่าง ซึ่งน้ำหนักที่ได้นี้จะ เป็นน้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน
- นำเหล็กมาขัดสนิมออกให้หมด โดยการใช้แปรงลวด และใช้น้ำล้างสนิมออก ตากเหล็กให้แห้งแล้วนำไปชั่งน้ำหนัก ซึ่งจะเป็นน้ำหนักของเหล็กเพียงอย่างเดียว
- เอาน้ำหนักที่ได้ในข้อแรก ลบออกด้วยน้ำหนักเหล็กในข้อที่ 2 ก็จะได้ น้ำหนักของสนิม จากนั้นนำไปหารด้วยพื้นที่ผิวของเหล็ก (ซึ่งได้จากเส้นรอบวงคูณด้วยความยาวของเหล็ก) ก็จะได้ น้ำหนักของสนิมต่อพื้นที่ผิวของเหล็กตามต้องการ

3.2.2 การทดสอบหาแรงยึดเกาะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้ในการเปรียบเทียบค่าของแรงยึดเกาะนี้ อนุญาตก็จะเป็นค่าของแรงต่อพื้นที่ผิวของเหล็กตัวอย่าง ซึ่งชั้นตอนต่างๆ มีดังนี้

1. ผสมคอนกรีต ซึ่งคอนกรีตนี้มีอัตราส่วนระหว่าง ซีเมนต์ : ทราย : หิน
เท่ากับ 1 : 2.5 : 3.5 และมีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ เท่ากับ 0.60
ซึ่งในการผสมครั้งหนึ่งๆ ใช้ส่วนผสมโดยน้ำหนักดังนี้

| | | |
|---------|-----|----------|
| ซีเมนต์ | 30 | กิโลกรัม |
| ทราย | 75 | กิโลกรัม |
| หิน | 105 | กิโลกรัม |
| น้ำ | 18 | กิโลกรัม |

วิธีการผสมในงานนี้ใช้ผสมด้วยเครื่องผสม หรือที่เรียกว่า "โม" โดยผสมปูนซีเมนต์กับวัสดุ
แห้งก่อน (ใส่หินแล้วตามด้วยทราย) แล้วจึงเติมน้ำและผสมคลุกเคล้าให้ทั่ว จากนั้นก็เท
ลงในแบบหล่อลูกปูนรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. และสูง 30 ซม. และ
เก็บลูกปูนด้วยวิธีมาตรฐาน โดยใส่ในแบบหล่อที่ละชั้น ทั้งหมดสามชั้น แต่ละชั้นก็ใช้เหล็ก
ด้า ชั้นละ 25 ครั้ง ลูกปูนทั้งหมดในการหล่อแต่ละครั้งเท่ากับ 14 ลูก ✓

2. เมื่อเอาปูนใส่แบบหล่อเสร็จแล้ว เอาเหล็กตัวอย่างมาเสียบลงบนลูกปูน
ลึกประมาณ 10-20 ซม. จากนั้นปล่อยให้คอนกรีตแข็งตัวหุ้มเหล็กเอาไว้ เมื่อคอนกรีต
แข็งตัวแล้ว (เป็นเวลาประมาณ 1 วัน) ก็แกะแบบหล่อออก แล้วนำลูกปูนไปบ่ม โดยแช่
ในบ่อน้ำสำหรับบ่มลูกปูน ซึ่งจะเป็นลูกปูนที่มีเหล็กเสียบอยู่จำนวน 12 ลูก ส่วนอีก 2 ลูก
ที่เหลือ ใช้ในการทดสอบหาค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้ในการหล่อ

3. เมื่อตัวอย่างมีอายุครบ 14 วันก็นำมาทดสอบ โดยลูกปูน 2 ลูก ซึ่งจะใช้
ในการหาค่ากำลังอัดประลัยนั้นจะนำไปกด โดยเครื่องกดลูกปูน (Testing Machine) ซึ่ง
จะมีหน้าปิดบอกค่าน้ำหนักประลัย เมื่อได้ค่าน้ำหนักประลัยแล้วก็เอาไปหารด้วยพื้นที่หน้าตัด
ของลูกปูน ก็จะได้กำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ สำหรับตัวอย่างที่เหลืออีก 12 ลูก จะใช้ในการทดสอบหาแรงยึดเกาะ

ระหว่างเหล็กกับคอนกรีต โดยนำไปทดสอบด้วยเครื่องดึงเหล็ก ในลักษณะที่ดึงเหล็ก ออกจากลูกปูน เมื่อเหล็กหลุดออกจากคอนกรีต ก็บันทึกค่าแรงจากหน้าปัดของเครื่อง ทดสอบ และทำการวัดความยาวของเหล็กที่เสียบอยู่ในลูกปูน นำเอาค่าแรงดึงที่บันทึก ได้มาหารด้วยพื้นที่ผิวของเหล็ก (ซึ่งได้จากเส้นรอบวงของเหล็กคูณด้วยระยะเสียบ) ก็จะได้แรงยึดเกาะต่อพื้นที่ผิวของเหล็ก ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบสำหรับเหล็กที่ระยะเวลาและวิธีการต่างๆ กัน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการทดสอบ

ในการทดสอบนี้ ได้กำหนดสัญลักษณ์แทนตัวอย่างต่างๆ ดังนี้

| | |
|------------|---|
| A1, A2 | แทนตัวอย่างเหล็กข้ออ้อยซึ่งเก็บด้วยวิธีที่หนึ่ง |
| B1, B2 | แทนตัวอย่างเหล็กกลมซึ่งเก็บด้วยวิธีที่หนึ่ง |
| C1, C2 | แทนตัวอย่างเหล็กข้ออ้อยซึ่งเก็บด้วยวิธีที่สอง |
| D1, D2 | แทนตัวอย่างเหล็กกลมซึ่งเก็บด้วยวิธีที่สอง |
| E1, E2 | แทนตัวอย่างเหล็กข้ออ้อยซึ่งเก็บด้วยวิธีที่สาม |
| F1, F2 | แทนตัวอย่างเหล็กกลมซึ่งเก็บด้วยวิธีที่สาม |
| G1, G2, G3 | แทนตัวอย่างลูกปูนที่ใช้ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต |

ในการทดสอบนี้มีการทดสอบตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 76 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นเหล็กข้ออ้อยและเหล็กกลมอย่างละ 38 ตัวอย่าง และยังมีลูกปูนซึ่งใช้ทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้เหลืออีกจำนวน 14 ตัวอย่าง

7

เริ่มทำการนำเหล็กมาเก็บตามวิธีต่างๆ ทั้งสามวิธีดังที่ได้อธิบายมาแล้วในวันที 22 มกราคม พ.ศ. 2535 และวันนี้ได้เริ่มทำการทดสอบครั้งแรก เพื่อทดสอบหาแรงยึดเกาะของเหล็กใหม่ ทั้งเหล็กกลมและเหล็กข้ออ้อย ซึ่งผลการทดสอบได้แสดงไว้ใน

TABLE No.1 และ GRAPH No.1

4.1 อธิบายตารางและกราฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการนำเสนอผลการทดลองหาแรงยึดเกาะระหว่างเหล็กเสริมที่
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเป็นต้นแบบ และยังคงมีลิขสิทธิ์ของเอกสารฉบับนี้
 ระยะเวลาต่างๆ ซึ่งเปรียบเทียบกับเป็นแรงยึดเกาะต่อพื้นที่ผิวของเหล็กตัวอย่างที่สัมพันธ์

กับคอนกรีต (ลูกปูน)

GRAPH No. 1-7 เป็นกราฟแท่ง ในแต่ละกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าอัตราส่วน F/A ของตัวอย่างเหล็กกลม และเหล็กข้ออ้อยซึ่งเก็บด้วยวิธีการต่างๆ และในแต่ละกราฟก็เก็บจากตัวอย่างซึ่งมีอายุของเหล็กต่างๆ กันด้วย

โดย $F = \text{FORCE}$ คือ แรงดึงที่ดึงเหล็กออกจากลูกปูน

$A = \text{SURFACE AREA}$ คือ พื้นที่สัมผัสระหว่างเหล็กและคอนกรีต

TABLE No. 8-10 แสดงการหาปริมาณสนิม เนื่องจากตัวอย่างในช่วงระยะเวลาแรกยังมีปริมาณสนิมน้อยมาก จึงมิได้ทำการทดสอบหาปริมาณสนิมของตัวอย่างในช่วงระยะเวลาแรก ส่วนผลการทดสอบหาปริมาณสนิมในช่วงระยะเวลาหลังนั้นได้แสดงไว้ใน TABLE No. 8-10 นี้ โดย TABLE No. 8 เป็นการหาปริมาณสนิมของตัวอย่างที่เก็บเมื่อวันที่ 27/02/2535 และทำการทดสอบหาแรงยึดเกาะเมื่อวันที่ 12/03/2535 TABLE No. 9 เป็นการหาปริมาณสนิมของตัวอย่างที่เก็บเมื่อวันที่ 04/03/2535 และทำการทดสอบหาแรงยึดเกาะเมื่อวันที่ 18/03/2535 ส่วน TABLE No. 10 เป็นการหาปริมาณสนิมของตัวอย่างที่เก็บเมื่อวันที่ 11/03/2535 และทำการทดสอบหาแรงยึดเกาะเมื่อวันที่ 25/03/2535

GRAPH No. 8-10 เป็นกราฟเปรียบเทียบค่า $W3/A$ หรือค่า $\text{WEIGHT3 PER SURFACE AREA}$ ซึ่งเป็นค่าของน้ำหนักสนิมต่อหน่วยพื้นที่สัมผัสของเหล็กและคอนกรีต

TABLE No. 11-16 แสดงการเปรียบเทียบค่า $W3/A$ และค่า F/A ของเหล็กตัวอย่างต่างๆ ตารางละชนิด และ GRAPH No. 11-16 แสดงการเปรียบเทียบค่า F/A ของเหล็กแต่ละชนิดที่อายุของเหล็ก (AGE OF STEEL) ต่างๆ กัน โดย

TABLE No. 11 และ GRAPH No. 11 ของเหล็กชนิด A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้ออกให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

TABLE No. 12 และ GRAPH No. 12 ของเหล็กชนิด B

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No. 13 และ GRAPH No. 11 ของเหล็กชนิด C

TABLE No.14 และ GRAPH No.11 ของเหล็กชนิด D

TABLE No.15 และ GRAPH No.11 ของเหล็กชนิด E

TABLE No.16 และ GRAPH No.11 ของเหล็กชนิด F

ตารางทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต แสดงค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้ในการหล่อลูปน เพื่อทดสอบหาแรงยึดเกาะ ที่ระยะเวลาต่างๆ ทุกครั้งที่มีการหล่อลูปนเพื่อทดสอบ

GRAPH No.17-22 เป็นกราฟซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นว่ากำลังอัดของคอนกรีตมีผลต่อแรงยึดเกาะ (F/A) อย่างไร

GRAPH No.23-28 เป็นกราฟซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นว่า ปริมาณของสนิมมีผลต่อแรงยึดเกาะ (F/A) อย่างไร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.1

| SPECIMEN No. | TYPE OF STEEL | DIAMETER (mm) | FORCE (kg) | LENGHT (cm) | SURFACE AREA (cm ²) | FORCE PER SURFACE AREA (kg/cm ²) |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------|--|
| A1 | DB | 12 | 2535 | 16.4 | 61.8265404 | 41.00180899 |
| A2 | DB | 12 | 2685 | 15.8 | 59.5645938 | 45.07711425 |
| B1 | RB | 12 | 3300 | 28 | 105.557508 | 31.262579636 |
| B2 | RB | 12 | 3810 | 30 | 113.09733 | 33.687797935 |
| C1 | - | - | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - | - | - |
| D1 | - | - | - | - | - | - |
| D2 | - | - | - | - | - | - |
| E1 | - | - | - | - | - | - |
| E2 | - | - | - | - | - | - |
| F1 | - | - | - | - | - | - |
| F2 | - | - | - | - | - | - |

cast 22/01/2535 test 05/02/2535

TABLE No.1 แสดงผลการทดสอบแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ

วันที่ 22/01/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กใหม่ มีอายุ 0 วัน

กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 263.8 ksc

SPECIMEN No. : ชื่อนี้ของตารางแสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ
ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2,
E1, E2, F1 และ F2

TYPE OF STEEL : โดย DB หมายถึงเหล็กข้ออ้อย และ RB หมายถึงเหล็กกลม

DIAMETER : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมที่นำมาทดสอบ

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

LENGHT : ความยาวที่เหล็กเสียบเข้าไปในลูกปูน มีหน่วยเป็น เซนติเมตร

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.2

| SPECIMEN No. | TYPE OF STEEL | DIAMETER (มม) | FORCE (kg) | LENGHT (cm) | SURFACE AREA (cm ²) | FORCE PER SURFACE AREA (kg/cm ²) |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------|--|
| A1 | DB | 12 | 4455 | 28.5 | 107.442463 | 41.464052991 |
| A2 | DB | 12 | 4544 | 27.6 | 104.049543 | 43.671503428 |
| B1 | RB | 12 | 3375 | 28.1 | 105.934499 | 31.859309561 |
| B2 | RB | 12 | 3405 | 29.6 | 111.589365 | 30.513660345 |
| C1 | DB | 12 | 4680 | 28.6 | 107.819454 | 43.405895693 |
| C2 | DB | 12 | 4455 | 28 | 105.557508 | 42.204482508 |
| D1 | RB | 12 | 3930 | 29.2 | 110.081401 | 35.700853706 |
| D2 | RB | 12 | 3735 | 30.4 | 114.605294 | 32.590117407 |
| E1 | DB | 12 | 5055 | 29.4 | 110.835383 | 45.608178949 |
| E2 | DB | 12 | 4890 | 29.4 | 110.835383 | 44.119484681 |
| F1 | RB | 12 | 3615 | 30.5 | 114.982285 | 31.439625541 |
| F2 | RB | 12 | 3630 | 30.4 | 114.605294 | 31.673929368 |

cast 05/02/2535 test 19/02/2535

TABLE No.2 แสดงผลการทดสอบแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ

วันที่ 05/02/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 14 วัน

กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 235.9 ksc

SPECIMEN No. : ชื่องี้ของตารางแสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ
ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2,
E1, E2, F1 และ F2

TYPE OF STEEL : โดย DB หมายถึงเหล็กข้ออ้อย และ RB หมายถึงเหล็กกลม

DIAMETER : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมที่นำมาทดสอบ

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

LENGHT : ความยาวที่เหล็กเสียบเข้าไปในลูกปูน มีหน่วยเป็น เซนติเมตร

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.3

| SPECIMEN No. | TYPE OF STEEL | DIAMETER (mm) | FORCE (kg) | LENGHT (cm) | SURFACE AREA (cm ²) | FORCE PER SURFACE AREA (kg/cm ²) |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------|--|
| A1 | DB | 12 | 5100 | 29.3 | 110.458392 | 46.171231482 |
| A2 | DB | 12 | 4470 | 27.6 | 104.049543 | 42.960303768 |
| B1 | RB | 12 | 3825 | 26.7 | 100.656623 | 38.000479843 |
| B2 | RB | 12 | 3720 | 29.2 | 110.081401 | 39.7931745 |
| C1 | DB | 12 | 4425 | 25.4 | 95.7557394 | 46.21132924 |
| C2 | DB | 12 | 4470 | 26.3 | 99.1486593 | 45.083816882 |
| D1 | RB | 12 | 3630 | 21.2 | 79.9221132 | 45.419219471 |
| D2 | RB | 12 | 3570 | 19.9 | 75.0212289 | 47.586530537 |
| E1 | DB | 12 | 5100 | 26.4 | 99.5256504 | 51.243071304 |
| E2 | DB | 12 | 4365 | 25.1 | 94.6247661 | 46.129572414 |
| F1 | RB | 12 | 3120 | 22 | 82.938042 | 37.618442934 |
| F2 | RB | 12 | 3210 | 23.3 | 87.8389263 | 36.544162539 |

cast 12/02/2535 test 27/02/2535

TABLE No.3 แสดงผลการทดสอบแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ

วันที่ 12/02/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 21 วัน

กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 286.0 ksc

SPECIMEN No. : ข้องนของตารางแสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ
ตั้งที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2,
E1, E2, F1 และ F2

TYPE OF STEEL : โดย DB หมายถึงเหล็กข้ออ้อย และ RB หมายถึงเหล็กกลม

DIAMETER : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมที่นำมาทดสอบ

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

LENGHT : ความยาวที่เหล็กเสียบเข้าไปในลูกปูน มีหน่วยเป็น เซนติเมตร

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.4

| SPECIMEN No. | TYPE OF STEEL | DIAMETER (mm) | FORCE (kg) | LENGHT (cm) | SURFACE AREA (cm ²) | FORCE PER SURFACE AREA (kg/cm ²) |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------|--|
| A1 | DB | 12 | 3945 | 23.3 | 87.8389263 | 44.911751158 |
| A2 | DB | 12 | 4290 | 22.8 | 85.9539708 | 49.910434155 |
| B1 | RB | 12 | 3315 | 24 | 90.477864 | 36.638795982 |
| B2 | RB | 12 | 3390 | 25.2 | 95.0017572 | 35.683550493 |
| C1 | DB | 12 | 4410 | 21.8 | 82.1840598 | 53.660040776 |
| C2 | DB | 12 | 4455 | 23.6 | 88.9698996 | 50.07311484 |
| D1 | RB | 12 | 3360 | 23.8 | 89.7238018 | 37.448223735 |
| D2 | RB | 12 | 2010 | 14 | 52.778754 | 38.083506102 |
| E1 | DB | 12 | 4830 | 21.9 | 82.5610509 | 58.502162307 |
| E2 | DB | 12 | 4320 | 22.6 | 85.1999886 | 50.704232136 |
| F1 | RB | 12 | 3975 | 29.4 | 110.835383 | 35.863998283 |
| F2 | RB | 12 | 3885 | 29 | 109.327419 | 35.535458859 |

cast 19/02/2535 test 04/03/2535

TABLE No.4 แสดงผลการทดสอบแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ

วันที่ 19/02/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 28 วัน

กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 238.7 ksc

SPECIMEN No. : ชื่อของตารางแสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ
ตั้งที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2,
E1, E2, F1 และ F2

TYPE OF STEEL : โดย DB หมายถึงเหล็กข้ออ้อย และ RB หมายถึงเหล็กกลม

DIAMETER : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมที่นำมาทดสอบ

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

LENGHT : ความยาวที่เหล็กเสียบเข้าไปในลูกปูน มีหน่วยเป็น เซนติเมตร

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.5

| SPECIMEN No. | TYPE OF STEEL | DIAMETER (mm) | FORCE (kg) | LENGHT (cm) | SURFACE AREA (cm ²) | FORCE PER SURFACE AREA (kg/cm ²) |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------|--|
| A1 | DB | 12 | 4830 | 21.1 | 79.5451221 | 60.720253769 |
| A2 | DB | 12 | 4395 | 18.9 | 71.2513179 | 61.683069584 |
| B1 | RB | 12 | 3525 | 20.7 | 78.0371577 | 45.170789197 |
| B2 | RB | 12 | 3240 | 24 | 90.477864 | 35.809863946 |
| C1 | DB | 12 | 4500 | 18.1 | 68.2353891 | 65.948184063 |
| C2 | DB | 12 | 3660 | 16.2 | 61.0725582 | 59.928716069 |
| D1 | RB | 12 | 2700 | 18.7 | 70.4973357 | 38.299319729 |
| D2 | RB | 12 | 3720 | 24 | 90.477864 | 41.115028975 |
| E1 | DB | 12 | 4545 | 19.2 | 72.3822912 | 62.791601712 |
| E2 | DB | 12 | 4305 | 18.7 | 70.4973357 | 61.066137568 |
| F1 | RB | 12 | 3525 | 19.7 | 74.2672467 | 47.463722659 |
| F2 | RB | 12 | 3675 | 19.5 | 73.5132645 | 49.990978159 |

cast 27/02/2535 test 12/03/2535

TABLE No.5 แสดงผลการทดสอบแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ

วันที่ 27/02/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 36 วัน

กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 261.4 ksc

SPECIMEN No. : ชื่อของตารางแสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ
ตั้งที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2,
E1, E2, F1 และ F2

TYPE OF STEEL : โดษ DB หมายถึงเหล็กข้ออ้อย และ RB หมายถึงเหล็กกลม

DIAMETER : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมที่นำมาทดสอบ

FORCE : น้ำหนักที่ตั้งเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

LENGHT : ความยาวที่เหล็กเสียบเข้าไปในลูกปูน มีหน่วยเป็น เซนติเมตร

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.6

| SPECIMEN No. | TYPE OF STEEL | DIAMETER (mm) | FORCE (kg) | LENGHT (cm) | SURFACE AREA (cm ²) | FORCE PER SURFACE AREA (kg/cm ²) |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------|--|
| A1 | DB | 12 | 5085 | 20.5 | 77.2831755 | 65.796985788 |
| A2 | DB | 12 | 4485 | 19.2 | 72.3822912 | 61.962669676 |
| B1 | RB | 12 | 3345 | 18.6 | 70.1203446 | 47.703701673 |
| B2 | RB | 12 | 2580 | 17.2 | 64.8424692 | 39.788737718 |
| C1 | DB | 12 | 4755 | 18.5 | 69.7433535 | 68.178539766 |
| C2 | DB | 12 | 4350 | 18.1 | 68.2353891 | 63.749911261 |
| D1 | RB | 12 | 2385 | 18.7 | 70.4973357 | 33.83106576 |
| D2 | RB | 12 | 2940 | 19.1 | 72.0053001 | 40.830327711 |
| E1 | DB | 12 | 4410 | 20.1 | 75.7752111 | 58.198452185 |
| E2 | DB | 12 | 4725 | 19.2 | 72.3822912 | 65.278397819 |
| F1 | RB | 12 | 3915 | 21.7 | 81.8070687 | 47.856500205 |
| F2 | RB | 12 | 3390 | 23.4 | 88.2159174 | 38.428438993 |

cast 04/03/2535 test 18/03/2535

TABLE No.6 แสดงผลการทดสอบแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ

วันที่ 04/03/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 42 วัน

กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 222.5 ksc

SPECIMEN No. : ชื่อของตารางแสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่าง ๆ
ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2,
E1, E2, F1 และ F2

TYPE OF STEEL : โดย DB หมายถึงเหล็กข้ออ้อย และ RB หมายถึงเหล็กกลม

DIAMETER : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมที่นำมาทดสอบ

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

LENGHT : ความยาวที่เหล็กเสียบเข้าไปในลูกปูน มีหน่วยเป็น เซนติเมตร

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.7

| SPECIMEN No. | TYPE OF STEEL | DIAMETER (mm) | FORCE (kg) | LENGHT (cm) | SURFACE AREA (cm ²) | FORCE PER SURFACE AREA (kg/cm ²) |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------|--|
| A1 | DB | 12 | 3930 | 14.1 | 53.1557451 | 73.933682852 |
| A2 | DB | 12 | 3615 | 13.4 | 50.5168074 | 71.560341717 |
| B1 | RB | 12 | 2550 | 15.3 | 57.6796383 | 44.209708576 |
| B2 | RB | 12 | 2640 | 15.5 | 58.4336205 | 45.179469925 |
| C1 | DB | 12 | 4320 | 13.8 | 52.0247718 | 83.037365673 |
| C2 | DB | 12 | 4800 | 16.7 | 62.9575137 | 76.241892634 |
| D1 | RB | 12 | 2955 | 18.8 | 70.8743268 | 41.693517715 |
| D2 | RB | 12 | 2625 | 15.2 | 57.3026472 | 45.809401978 |
| E1 | DB | 12 | 4800 | 12.6 | 47.5008786 | 101.05076245 |
| E2 | DB | 12 | 4635 | 13.9 | 52.4017629 | 88.451222697 |
| F1 | RB | 12 | 2220 | 16.1 | 60.6955671 | 36.575982499 |
| F2 | RB | 12 | 2925 | 18.5 | 69.7433535 | 41.939480298 |

cast 11/03/2535 test 25/03/2535

TABLE No.7 แสดงผลการทดสอบแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ

วันที่ 11/03/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 48 วัน

กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 232.0 ksc

SPECIMEN No. : ช่องนี้ของตารางแสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่าง ๆ
ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2,
E1, E2, F1 และ F2

TYPE OF STEEL : โดย DB หมายถึงเหล็กข้ออ้อย และ RB หมายถึงเหล็กกลม

DIAMETER : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมที่นำมาทดสอบ

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

LENGHT : ความยาวที่เหล็กเสียบเข้าไปในลูกปูน มีหน่วยเป็น เซนติเมตร

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.8

| SPECIMEN NO. | WEIGHT1 (gm) | WEIGHT2 (gm) | WEIGHT1-WEIGHT2=WEIGHT3 | LENGHT (cm) | SURFACE AREA (cm ²) | WEIGHT3 PER SURFACE AREA (gm/cm ²) |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| A1 | 259.80 | 259.75 | 0.05 | 30.00 | 113.09700 | 0.0004421 |
| A2 | 250.60 | 250.55 | 0.05 | 29.70 | 111.96603 | 0.0004466 |
| B1 | 247.95 | 247.90 | 0.05 | 30.10 | 113.47399 | 0.0004406 |
| B2 | 247.40 | 247.35 | 0.05 | 29.90 | 112.72001 | 0.0004436 |
| C1 | 258.05 | 257.75 | 0.15 | 30.40 | 114.60496 | 0.0013088 |
| C2 | 254.15 | 254.00 | 0.15 | 29.80 | 112.34302 | 0.0013352 |
| D1 | 253.50 | 253.45 | 0.05 | 30.40 | 114.60496 | 0.0004363 |
| D2 | 243.05 | 242.85 | 0.20 | 30.00 | 113.09700 | 0.0017684 |
| E1 | 251.55 | 251.30 | 0.25 | 29.70 | 111.96603 | 0.0022328 |
| E2 | 252.60 | 252.45 | 0.15 | 29.70 | 111.96603 | 0.0013397 |
| F1 | 264.80 | 264.65 | 0.15 | 30.30 | 114.22797 | 0.0013132 |
| F2 | 261.75 | 261.60 | 0.15 | 29.80 | 112.34302 | 0.0013352 |

TABLE No.8 แสดงผลการทดสอบหาปริมาณสนิมของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ
วันที่ 27/02/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 36 วัน

SPECIMEN No. : ชื่อนี้ของตารางแสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ
ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2,
E1, E2, F1 และ F2

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขัดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน

WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขัดสนิมแล้ว

WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิม
อย่างเดี่ยว

LENGHT : ความยาวของเหล็กที่ตัดมาเพื่อหาปริมาณสนิม มีหน่วยเป็นเซ็นติเมตร

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

WEIGHT 3 PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE
AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.9

| SPECIMEN NO. | WEIGHT1 (gm) | WEIGHT2 (gm) | WEIGHT1-WEIGHT2=WEIGHT3 | LENGHT (cm) | SURFACE AREA (cm ²) | WEIGHT3 PER SURFACE AREA (gm/cm ²) |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| A1 | 255.45 | 255.40 | 0.05 | 29.30 | 110.45807 | 0.0004527 |
| A2 | 245.80 | 245.70 | 0.10 | 29.20 | 110.08108 | 0.0009084 |
| B1 | 245.65 | 245.60 | 0.05 | 29.00 | 109.32710 | 0.0004573 |
| B2 | 246.35 | 246.25 | 0.10 | 29.00 | 109.32710 | 0.0009147 |
| C1 | 243.00 | 242.70 | 0.30 | 29.20 | 110.08108 | 0.0027253 |
| C2 | 248.90 | 248.70 | 0.20 | 28.90 | 108.95011 | 0.0018357 |
| D1 | 246.80 | 246.65 | 0.15 | 29.20 | 110.08108 | 0.0013626 |
| D2 | 243.35 | 243.15 | 0.20 | 29.20 | 110.08108 | 0.0018168 |
| E1 | 245.65 | 245.25 | 0.40 | 29.20 | 110.08108 | 0.0036337 |
| E2 | 252.80 | 252.40 | 0.40 | 29.20 | 110.08108 | 0.0036337 |
| F1 | 258.10 | 257.85 | 0.25 | 29.30 | 110.45807 | 0.0022633 |
| F2 | 240.65 | 240.50 | 0.15 | 29.40 | 110.83506 | 0.0013534 |

TABLE No.9 แสดงผลการทดสอบหาปริมาณสนิมของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ
วันที่ 04/03/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 42 วัน

SPECIMEN No. : ชื่องี้ของตารางแสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ
ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2,
E1, E2, F1 และ F2

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขัดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน

WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขัดสนิมแล้ว

WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิม
อย่างเดี่ยว

LENGHT : ความยาวของเหล็กที่ตัดมาเพื่อหาปริมาณสนิม มีหน่วยเป็น เซนติเมตร

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

WEIGHT 3 PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE
AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.10

| SPECIMEN NO. | WEIGHT1 (gm) | WEIGHT2 (gm) | WEIGHT1-WEIGHT2=WEIGHT3 | LENGHT (cm) | SURFACE AREA (cm ²) | WEIGHT3 PER SURFACE AREA (gm/cm ²) |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| A1 | 236.85 | 236.75 | 0.10 | 28.80 | 108.57312 | 0.0009210 |
| A2 | 238.65 | 238.55 | 0.10 | 28.50 | 107.44215 | 0.0009307 |
| B1 | 221.20 | 221.10 | 0.10 | 28.70 | 108.19613 | 0.0009242 |
| B2 | 235.30 | 235.20 | 0.10 | 28.60 | 107.81914 | 0.0009275 |
| C1 | 248.45 | 248.25 | 0.20 | 28.70 | 108.19613 | 0.0018485 |
| C2 | 242.55 | 242.25 | 0.30 | 29.10 | 109.70409 | 0.0027346 |
| D1 | 226.85 | 226.70 | 0.15 | 28.40 | 107.06516 | 0.0014010 |
| D2 | 231.85 | 231.55 | 0.30 | 28.50 | 107.44215 | 0.0027922 |
| E1 | 249.35 | 248.85 | 0.50 | 28.90 | 108.95011 | 0.0045893 |
| E2 | 239.45 | 238.85 | 0.60 | 28.80 | 108.57312 | 0.0055262 |
| F1 | 246.85 | 246.60 | 0.25 | 28.60 | 107.81914 | 0.0023187 |
| F2 | 237.95 | 237.75 | 0.20 | 28.70 | 108.19613 | 0.0018485 |

TABLE No.10 แสดงผลการทดสอบหาปริมาณสนิมของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ วันที่ 11/03/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 48 วัน

SPECIMEN No. : ชื่องี้ของตารางแสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 และ F2

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขัดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน

WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขัดสนิมแล้ว

WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิมอย่างเดี่ยว

LENGHT : ความยาวของเหล็กที่ตัดมาเพื่อหาปริมาณสนิม มีหน่วยเป็น เซนติเมตร

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

WEIGHT 3 PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.11

| DATE OF CASTED | AGE OF CONCRETE (DAYS) | fc' (KSC) | AGE OF STEEL (DAYS) | W3/A (GM PER CM ²) | AVERAGE W3/A | F/A (GM/CM ²) | AVERAGE F/A |
|----------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| 22/01/2535 | 14 | | 0 | - | | 41.001800 | |
| 22/01/2535 | 14 | 263.8 | 0 | - | - | 45.077114 | 43.03946 |
| 05/02/2535 | 14 | | 14 | - | | 41.464052 | |
| 05/02/2535 | 14 | 235.9 | 14 | - | - | 43.671503 | 42.56777 |
| 12/02/2535 | 15 | | 21 | - | | 46.171231 | |
| 12/02/2535 | 15 | 286.0 | 21 | - | - | 42.960303 | 44.56576 |
| 19/02/2535 | 14 | | 28 | - | | 44.911751 | |
| 19/02/2535 | 14 | 238.7 | 28 | - | - | 49.910434 | 47.41109 |
| 27/02/2535 | 14 | | 36 | 0.000442 | | 60.720253 | |
| 27/02/2535 | 14 | 261.4 | 36 | 0.000446 | 0.000444 | 61.683069 | 61.20166 |
| 04/03/2535 | 14 | | 42 | 0.000452 | | 65.796985 | |
| 04/03/2535 | 14 | 222.5 | 42 | 0.000908 | 0.000680 | 61.962669 | 63.87982 |
| 11/03/2535 | 14 | | 48 | 0.000921 | | 73.933682 | |
| 11/03/2535 | 14 | 232.0 | 48 | 0.000930 | 0.000925 | 71.560341 | 72.74701 |

TABLE No.11 แสดง ค่าปริมาตรสนิม ค่าแรงยึดเกาะ และค่าต่างๆ ของเหล็กชนิด A
(ได้จาก table no.1-10)

DATE OF CASTED : วันที่เก็บตัวอย่างเหล็กมาทำการหล่อลูกปูนเพื่อจะได้ทำการทดสอบ
หาแรงยึดเกาะต่อไป

AGE OF CONCRETE : อายุของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ

fc' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ มี
หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc)

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบ
หาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day)

W3/A : ค่า WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE W3/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ W3/A ในแต่ละครั้งที่ทำการทดสอบ

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

AVERAGE F/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ F/A

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.12

| DATE OF CASTED | AGE OF CONCRETE (DAYS) | f_c' (KSC) | AGE OF STEEL (DAYS) | W3/A (GM PER CM ²) | AVERAGE W3/A | F/A (GM/CM ²) | AVERAGE F/A |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| 2/01/2535 | 14 | | 0 | - | | 31.262579 | |
| 2/01/2535 | 14 | 263.8 | 0 | - | - | 33.687797 | 32.47518 |
| 5/02/2535 | 14 | | 14 | - | | 31.859309 | |
| 5/02/2535 | 14 | 235.9 | 14 | - | - | 30.513660 | 31.18648 |
| 2/02/2535 | 15 | | 21 | - | | 38.000479 | |
| 2/02/2535 | 15 | 286.0 | 21 | - | - | 33.793174 | 35.89682 |
| 9/02/2535 | 14 | | 28 | - | | 36.638795 | |
| 9/02/2535 | 14 | 238.7 | 28 | - | - | 35.683550 | 36.16117 |
| 7/02/2535 | 14 | | 36 | 0.000440 | | 45.170789 | |
| 7/02/2535 | 14 | 261.4 | 36 | 0.000443 | 0.000442 | 35.809863 | 40.49032 |
| 4/03/2535 | 14 | | 42 | 0.000457 | | 47.703701 | |
| 4/03/2535 | 14 | 222.5 | 42 | 0.000914 | 0.000686 | 39.788737 | 43.74621 |
| 1/03/2535 | 14 | | 48 | 0.000924 | | 44.209708 | |
| 1/03/2535 | 14 | 232.0 | 48 | 0.000927 | 0.000925 | 45.179469 | 44.69458 |

TABLE No.12 แสดง ค่าปริมาณสนิม ค่าแรงยึดเกาะ และค่าต่างๆ ของเหล็กชนิด B
(ได้จาก table no.1-10)

DATE OF CASTED : วันที่เก็บตัวอย่างเหล็กมาทำการหล่อลูกปูนเพื่อจะได้ทำการทดสอบหาแรงยึดเกาะต่อไป

AGE OF CONCRETE : อายุของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ

f_c' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc)

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบหาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day)

W3/A : ค่า WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE W3/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ W3/A ในแต่ละครั้งที่ทำการทดสอบ

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

AVERAGE F/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ F/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.13

| DATE OF CASTED | AGE OF CONCRETE (DAYS) | f _c ' (KSC) | AGE OF STEEL (DAYS) | W3/A (GM PER CM ²) | AVERAGE W3/A | F/A (GM/CM ²) | AVERAGE F/A |
|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| 01/2535 | 14 | | 0 | - | | - | |
| 01/2535 | 14 | 263.8 | 0 | - | - | - | - |
| 02/2535 | 14 | | 14 | - | | 43.405895 | |
| 02/2535 | 14 | 235.9 | 14 | - | - | 42.204482 | 42.80518 |
| 02/2535 | 15 | | 21 | - | | 46.211329 | |
| 02/2535 | 15 | 286.0 | 21 | - | - | 45.083816 | 45.64757 |
| 02/2535 | 14 | | 28 | - | | 53.660040 | |
| 02/2535 | 14 | 238.7 | 28 | - | - | 50.073114 | 51.86657 |
| 02/2535 | 14 | | 36 | 0.001308 | | 65.948184 | |
| 02/2535 | 14 | 261.4 | 36 | 0.001335 | 0.001322 | 59.928716 | 62.93845 |
| 03/2535 | 14 | | 42 | 0.002725 | | 68.178539 | |
| 03/2535 | 14 | 222.5 | 42 | 0.001835 | 0.002280 | 63.749911 | 65.96422 |
| 03/2535 | 14 | | 48 | 0.001848 | | 83.037365 | |
| 03/2535 | 14 | 232.0 | 48 | 0.002734 | 0.002291 | 76.241892 | 79.63962 |

TABLE No.13 แสดง ค่าปริมาณสนิม ค่าแรงยึดเกาะ และค่าต่างๆ ของเหล็กชนิด C
(ได้จาก table no.1-10)

DATE OF CASTED : วันที่เก็บตัวอย่างเหล็กมาทำการหล่อลูกปูน เพื่อจะทำการทดสอบ
หาแรงยึดเกาะต่อไป

AGE OF CONCRETE : อายุของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ

f_c' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ มี
หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc)

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบ
หาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day)

W3/A : ค่า WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE W3/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ W3/A ในแต่ละครั้งที่ทำการทดสอบ

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

AVERAGE F/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ F/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.14

| DATE OF CASTED | AGE OF CONCRETE (DAYS) | f_c' (KSC) | AGE OF STEEL (DAYS) | W3/A (GM PER CM ²) | AVERAGE W3/A | F/A (GM/CM ²) | AVERAGE F/A |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| 2/01/2535 | 14 | | 0 | - | | - | |
| 2/01/2535 | 14 | 263.8 | 0 | - | - | - | - |
| 5/02/2535 | 14 | | 14 | - | | 35.700853 | |
| 5/02/2535 | 14 | 235.9 | 14 | - | - | 32.590117 | 34.14548 |
| 2/02/2535 | 15 | | 21 | - | | 45.419219 | |
| 2/02/2535 | 15 | 286.0 | 21 | - | - | 47.586530 | 46.50287 |
| 9/02/2535 | 14 | | 28 | - | | 37.440223 | |
| 9/02/2535 | 14 | 238.7 | 28 | - | - | 38.083506 | 37.76586 |
| 7/02/2535 | 14 | | 36 | 0.000436 | | 38.299319 | |
| 7/02/2535 | 14 | 261.4 | 36 | 0.001768 | 0.001102 | 41.115028 | 39.70717 |
| 4/03/2535 | 14 | | 42 | 0.001362 | | 33.831065 | |
| 4/03/2535 | 14 | 222.5 | 42 | 0.001816 | 0.001589 | 40.830317 | 37.33069 |
| 1/03/2535 | 14 | | 48 | 0.001401 | | 41.693517 | |
| 1/03/2535 | 14 | 232.0 | 48 | 0.002792 | 0.002096 | 45.809401 | 43.75145 |

TABLE No.14 แสดง ค่าปริมาณสนิม ค่าแรงยึดเกาะ และค่าต่างๆ ของเหล็กชนิด D
(ได้จาก table no.1-10)

DATE OF CASTED : วันที่เก็บตัวอย่างเหล็กมาทำการหล่อลูกปูน เพื่อจะได้ทำการทดสอบ
หาแรงยึดเกาะต่อไป

AGE OF CONCRETE : อายุของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ

f_c' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ มี
หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc)

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบ
หาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day)

W3/A : ค่า WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE W3/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ W3/A ในแต่ละครั้งที่ทำการทดสอบ

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

AVERAGE F/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ F/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.15

| DATE OF CASTED | AGE OF CONCRETE (DAYS) | f_c' (KSC) | AGE OF STEEL (DAYS) | W3/A (GM PER CM ²) | AVERAGE W3/A | F/A (GM/CM ²) | AVERAGE F/A |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| 22/01/2535 | 14 | | 0 | - | | - | |
| 22/01/2535 | 14 | 263.8 | 0 | - | - | - | - |
| 05/02/2535 | 14 | | 14 | - | | 45.608178 | |
| 05/02/2535 | 14 | 235.9 | 14 | - | - | 44.119484 | 44.86383 |
| 12/02/2535 | 15 | | 21 | - | | 51.243071 | |
| 12/02/2535 | 15 | 286.0 | 21 | - | - | 46.129572 | 48.68632 |
| 19/02/2535 | 14 | | 28 | - | | 58.502162 | |
| 19/02/2535 | 14 | 238.7 | 28 | - | - | 50.704232 | 54.60319 |
| 27/02/2535 | 14 | | 36 | 0.002232 | | 62.791601 | |
| 27/02/2535 | 14 | 261.4 | 36 | 0.001339 | 0.001786 | 61.066137 | 61.92886 |
| 04/03/2535 | 14 | | 42 | 0.003633 | | 58.198452 | |
| 04/03/2535 | 14 | 222.5 | 42 | 0.003633 | 0.003633 | 65.278397 | 61.73842 |
| 11/03/2535 | 14 | | 48 | 0.004589 | | 101.05076 | |
| 11/03/2535 | 14 | 232.0 | 48 | 0.005526 | 0.005057 | 88.451222 | 94.75099 |

TABLE No.15 แสดง ค่าปริมาตรสนิม ค่าแรงยึดเกาะ และค่าต่างๆ ของเหล็กชนิด E (ได้จาก table no.1-10)

DATE OF CASTED : วันที่เก็บตัวอย่างเหล็กมาทำการหล่อลูกปูนเพื่อจะทำการทดสอบหาแรงยึดเกาะต่อไป

AGE OF CONCRETE : อายุของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ

f_c' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc)

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบหาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day)

W3/A : ค่า WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE W3/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ W3/A ในแต่ละครั้งที่ทำการทดสอบ

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้ AVERAGE F/A นี้: วัสดุเป็นค่าเฉลี่ยของ F/A เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE No.16

| DATE OF CASTED | AGE OF CONCRETE (DAYS) | f_c' (KSC) | AGE OF STEEL (DAYS) | W3/A (GM PER CM ²) | AVERAGE W3/A | F/A (GM/CM ²) | AVERAGE F/A |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| 22/01/2535 | 14 | | 0 | - | | - | |
| 22/01/2535 | 14 | 263.8 | 0 | - | - | - | - |
| 05/02/2535 | 14 | | 14 | - | | 31.439625 | |
| 05/02/2535 | 14 | 235.9 | 14 | - | - | 31.673929 | 31.55677 |
| 12/02/2535 | 15 | | 21 | - | | 37.618442 | |
| 12/02/2535 | 15 | 286.0 | 21 | - | - | 36.544162 | 37.08130 |
| 19/02/2535 | 14 | | 28 | - | | 35.863998 | |
| 19/02/2535 | 14 | 238.7 | 28 | - | - | 35.535458 | 35.69972 |
| 27/02/2535 | 14 | | 36 | 0.001313 | | 47.463722 | |
| 27/02/2535 | 14 | 261.4 | 36 | 0.001335 | 0.001324 | 49.990978 | 48.72735 |
| 04/03/2535 | 14 | | 42 | 0.002263 | | 47.856500 | |
| 04/03/2535 | 14 | 222.5 | 42 | 0.001353 | 0.001808 | 38.428438 | 43.14246 |
| 11/03/2535 | 14 | | 48 | 0.002318 | | 36.575982 | |
| 11/03/2535 | 14 | 232.0 | 48 | 0.001848 | 0.002083 | 41.939480 | 39.25773 |

TABLE No.16 แสดง ค่าปริมาณสนิม ค่าแรงยึดเกาะ และค่าต่างๆ ของเหล็กชนิด F (ได้จาก table no.1-10)

DATE OF CASTED : วันที่เก็บตัวอย่างเหล็กมาทำการหล่อลูกปูนเพื่อจะได้ทำการทดสอบหาแรงยึดเกาะต่อไป

AGE OF CONCRETE : อายุของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ

f_c' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc)

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบหาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day)

W3/A : ค่า WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE W3/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ W3/A ในแต่ละครั้งที่ทำการทดสอบ

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
AVERAGE F/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ F/A
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH TEST

| SPECIMEN NO. | CROSS SECTION (CM ²) | WEIGHT (KG) | SLUMP (CM) | DATE OF CASTED | DATE OF TESTED | AGES (DAYS) | ULTIMATE LOAD (KG) | COMPRESSIVE STRENGTH (KSC) | AVERAGE (KSC) |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| G1 | 176.71 | 12.962 | 8 | 22/01/2535 | 05/02/2535 | 14 | 46620 | 263.82204138 | 263.8220 |
| G1 | 176.71 | 13.002 | 8.5 | 05/02/2535 | 19/02/2535 | 14 | 38000 | 203.72351496 | |
| G2 | 176.71 | 12.742 | 8.5 | 05/02/2535 | 19/02/2535 | 14 | 47400 | 268.23609303 | 235.9798 |
| G1 | 176.71 | 13.065 | 8.5 | 12/02/2535 | 27/02/2535 | 15 | 52200 | 295.3992417 | |
| G2 | 176.71 | 12.855 | 8.5 | 12/02/2535 | 27/02/2535 | 15 | 48900 | 276.72457699 | 286.0619 |
| G1 | 176.71 | 12.555 | 7 | 19/02/2535 | 04/03/2535 | 14 | 40200 | 227.49137004 | |
| G2 | 176.71 | 12.691 | 7 | 19/02/2535 | 04/03/2535 | 14 | 46140 | 261.10576651 | |
| G3 | 176.71 | 12.767 | 7 | 19/02/2535 | 04/03/2535 | 14 | 40200 | 227.49137004 | 238.6961 |
| G1 | 176.71 | 12.865 | 8 | 27/02/2535 | 12/03/2535 | 14 | 47940 | 271.29194726 | |
| G2 | 176.71 | 12.753 | 8 | 27/02/2535 | 12/03/2535 | 14 | 44460 | 251.59666448 | 261.4453 |
| G1 | 176.71 | 12.91 | 10 | 04/03/2535 | 18/03/2535 | 14 | 39360 | 222.73781903 | |
| G2 | 176.71 | 12.881 | 10 | 04/03/2535 | 18/03/2535 | 14 | 39300 | 222.39827967 | 222.5680 |
| G1 | 176.71 | 12.853 | 9.5 | 11/03/2535 | 25/03/2535 | 14 | 42720 | 241.75202309 | |
| G2 | 176.71 | 12.784 | 8.5 | 11/03/2535 | 25/03/2535 | 14 | 39300 | 222.39827967 | 232.0751 |

ตารางทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

- SPECIMEN No. : ชื่อของตารางแสดงรหัสแทนตัวอย่างที่จะทำการทดสอบในการ
หล่อลูกปูนแต่ละครั้ง
- CROSS SECTION : พื้นที่หน้าตัดของลูกปูนที่ทำการทดสอบ
- WEIGHT : น้ำหนักของลูกปูน มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg)
- SLUMP : ค่าความชันเหลวของคอนกรีต มีหน่วยเป็นเซนติเมตร (cm)
- DATE OF CASTED : วันที่หล่อลูกปูนตัวอย่างที่เก็บมาได้
- AGE : อายุของคอนกรีตเมื่อวันที่ทำการทดสอบหาค่าแรงยึดเกาะ
- ULTIMATE LOAD : น้ำหนักที่ใช้ในการกดลูกปูนตัวอย่าง มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg)
- COMPRESSIVE STRENGTH : เป็นค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร (ksc)
- AVERAGE : เป็นค่าเฉลี่ยของ COMPRESSIVE STRENGTH ในการทดสอบ
ครั้งหนึ่งๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



GRAPH No. 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ วันที่ 22/01/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กใหม่ มีอายุ 0 วัน กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 263.8 ksc (ค่าต่างๆ ได้จาก TABLE No.1)


SPECIMEN No. : แสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 และ F2

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



GRAPH No. 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ
วันที่ 05/02/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กใหม่ มีอายุ 14 วัน
กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 235.9 ksc
(ค่าต่างๆ ได้จาก TABLE No. 2)


SPECIMEN No. : แสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ ดังที่ได้อธิบายข้าง
ต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 และ
F2

FORCE : น้ำหนักที่ตั้งเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



GRAPH No. 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ
วันที่ 12/02/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กใหม่ มีอายุ 21 วัน
กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 286.0 ksc
(ค่าต่างๆ ได้จาก TABLE No. 3)


SPECIMEN No. : แสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ ดังที่ได้อธิบายข้าง
ต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 และ
F2

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



GRAPH No. 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ
วันที่ 19/02/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กใหม่ มีอายุ 28 วัน
กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 238.7 ksc
(ค่าต่างๆ ได้จาก TABLE No. 4)


SPECIMEN No. : แสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ ดังที่ได้อธิบายข้าง
ต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 และ
F2

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



GRAPH No.5 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ
วันที่ 27/02/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กใหม่ มีอายุ 36 วัน
กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 261.4 ksc
(ค่าต่างๆ ได้จาก TABLE No.5)


SPECIMEN No. : แสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ ดังที่ได้อธิบายข้าง
ต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 และ
F2

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



GRAPH No.6 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ
วันที่ 04/03/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กใหม่ มีอายุ 42 วัน
กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 222.5 ksc
(ค่าต่างๆ ได้จาก TABLE No.6)

SPECIMEN No. : แสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ ดังที่ได้อธิบายข้าง
ต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 และ
F2


FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 7



GRAPH No. 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อวันที่ 11/03/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กใหม่ มีอายุ 48 วัน กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หล่อเท่ากับ 232.0 ksc (ค่าต่างๆ ได้จาก TABLE No. 7)

SPECIMEN No. : แสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 และ F2


FORCE : น้ำหนักที่ตั้งเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

FORCE PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนของ FORCE PER SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No.8



GRAPH No.8 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสนิมของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ วันที่ 27/02/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 36 วัน (ค่าต่างๆ ได้จาก TABLE No.8)

SPECIMEN No. : แสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 และ F2

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขัดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน


WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขัดสนิมแล้ว

WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิมอย่างเดียวน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

WEIGHT 3 PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



GRAPH No.9 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสนิมของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ
วันที่ 04/03/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 42 วัน
(ค่าต่างๆ ได้จาก TABLE No.9)

SPECIMEN No. : แสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ ดังที่ได้อธิบายข้าง
ต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 และ
F2

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขัดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน


WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขัดสนิมแล้ว

WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิม
อย่างเดียว

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

WEIGHT 3 PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE
AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



GRAPH No.10 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสนิมของตัวอย่างเหล็กที่หล่อเมื่อ
วันที่ 11/03/2535 ซึ่งเป็นตัวอย่างเหล็กที่มีอายุ 48 วัน
(ค่าต่างๆ ได้จาก TABLE No.10)

SPECIMEN No. : แสดงรหัสแทนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการเก็บต่างๆ ดังที่ได้อธิบายข้าง
ต้น ซึ่งก็จะมี A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 และ
F2

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขัดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน

WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขัดสนิมแล้ว


WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิม
อย่างเดียว

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

WEIGHT 3 PER SURFACE AREA : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE
AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 11



GRAPH No. 11 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด A ที่ระยะเวลาต่างๆ
(ได้จาก TABLE No. 11)

โดยที่แรงเฉลี่ยเป็นค่าแรงยึดเกาะ (F/A) ของสองตัวอย่างที่ทดสอบที่เวลาหนึ่งๆ
ส่วนที่แรงเฉลี่ยเพิ่มเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างทั้งสอง

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบ
หาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day)

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน


SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE F/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ F/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 12



GRAPH No. 12 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด B ที่ระยะเวลาต่างๆ
(ได้จาก TABLE No. 12)

โดยที่แรงสัจจางเป็นค่าแรงยึดเกาะ (F/A) ของสองตัวอย่างที่ทดสอบที่เวลาหนึ่งๆ
ส่วนที่แรงสัจจางเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างทั้งสอง

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบ
หาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day)

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน


SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE F/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ F/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 13



GRAPH No.13 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด C ที่ระยะเวลาต่างๆ

(ได้จาก TABLE No.13)

โดยที่แรงเฉลี่ยเป็นค่าแรงยึดเกาะ (F/A) ของสองตัวอย่างที่ทดสอบที่เวลาหนึ่งๆ ส่วนที่แรงเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างทั้งสอง

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบหาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day)

FORCE : น้ำหนักที่ตั้งเหล็กให้หลุดจากลูกปูน


SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE F/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ F/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 14



GRAPH No.14 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด D ที่ระยะเวลาต่างๆ
(ได้จาก TABLE No.14)

โดยที่แรงสัจจางเป็นค่าแรงยึดเกาะ (F/A) ของสองตัวอย่างที่ทดสอบที่เวลาหนึ่งๆ
ส่วนที่แรงสัจจางเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างทั้งสอง

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบ
หาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day)

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน


SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE F/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ F/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No.15



GRAPH No.15 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด E ที่ระยะเวลาต่างๆ
(ได้จาก TABLE No.15)

โดยที่แรงเฉลี่ยเป็นค่าแรงยึดเกาะ (F/A) ของสองตัวอย่างที่ทดสอบที่เวลาหนึ่งๆ
ส่วนที่แรงเฉลี่ย เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างทั้งสอง

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบ
หาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day).

FORCE : น้ำหนักที่ตั้งเหล็กให้หลุดจากลูกปูน


SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE F/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ F/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 16



GRAPH No. 16 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด F ที่ระยะเวลาต่างๆ
(ได้จาก TABLE No. 16)

โดยที่แรงเฉลี่ยเป็นค่าแรงยึดเกาะ (F/A) ของสองตัวอย่างที่ทดสอบที่เวลาหนึ่งๆ
ส่วนที่แรงเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างทั้งสอง

AGE OF STEEL : อายุของเหล็กตัวอย่างในวันที่เก็บมาหล่อลูกปูน เพื่อทำการทดสอบ
หาแรงยึดเกาะ มีหน่วยเป็น วัน (day)

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน


SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

AVERAGE F/A : เป็นค่าเฉลี่ยของ F/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 17



GRAPH No. 17 แสดงผลกระทบบของกำลังอัดคอนกรีตที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด A
(ได้จาก TABLE No. 11)

f_c' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้หล่อลูกปูนทดสอบแรงยึดเกาะ


FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 18



GRAPH No. 18 แสดงผลกระทบบของกำลังอัดคอนกรีตที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด B
(ได้จาก TABLE No. 12)

f_c' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้หล่อลูกปูนทดสอบแรงยึดเกาะ


FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No.19



GRAPH No.19 แสดงผลกระทบบของกำลังอัดคอนกรีตที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด C
(ได้จาก TABLE No.13)


fc' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้หล่อลูกปูนทดสอบแรงยึดเกาะ

FORCE : น้ำหนักที่ตั้งเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




GRAPH No. 20 แสดงผลกระทบบของกำลังอัดคอนกรีตที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด D
(ได้จาก TABLE No. 14)

f_c' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้หล่อลูกปูนทดสอบแรงยึดเกาะ

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA



GRAPH No.21 แสดงผลกระทบบของกำลังอัดคอนกรีตที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด E
(ได้จาก TABLE No.15)

f_c' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้หล่อลูกปูนทดสอบแรงยึดเกาะ


FORCE : น้ำหนักที่ตั้งเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 22



GRAPH No.22 แสดงผลกระทบบของกำลังอัดคอนกรีตที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด F (ได้จาก TABLE No.16)

fc' : ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้หล่อลูกปูนทดสอบแรงยึดเกาะ


FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 23



GRAPH No. 23 แสดงผลกระทบบของปริมาณสนิมที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด A
(ได้จาก TABLE No. 11)

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขัดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน

WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขัดสนิมแล้ว


WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิม
อย่างเดี่ยว

AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

W3/A : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 24



GRAPH No. 24 แสดงผลกระทบของปริมาณสนิมที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด B
(ได้จาก TABLE No. 12)

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขัดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน

WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขัดสนิมแล้ว


WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิม
อย่างเดี๋ยวนั้น

AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

W3/A : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 25



GRAPH No. 25 แสดงผลกระทบบของปริมาณสนิมที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด C
(ได้จาก TABLE No. 13)

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขัดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน

WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขัดสนิมแล้ว


WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิม
อย่างเดี่ยว

AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

W3/A : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No.26



GRAPH No.26 แสดงผลกระทบบของปริมาณสนิมที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด D
(ได้จาก TABLE No.14)

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A :- เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขัดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน

WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขัดสนิมแล้ว


WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิม
อย่างเดียว

AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

W3/A : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 27



GRAPH No. 27 แสดงผลกระทบบของปริมาณสนิมที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด E
(ได้จาก TABLE No.15)

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปุ่น

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขีดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน

WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขีดสนิมแล้ว


WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิม
อย่างเดียว

AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

W3/A : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GRAPH No. 28



GRAPH No.28 แสดงผลกระทบบของปริมาณสนิมที่มีต่อค่าแรงยึดเกาะของเหล็กชนิด F
(ได้จาก TABLE No.16)

FORCE : น้ำหนักที่ดึงเหล็กให้หลุดจากลูกปูน

SURFACE AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

F/A : เป็นอัตราส่วนของ FORCE ต่อ SURFACE AREA

WEIGHT 1 : น้ำหนักของเหล็กก่อนขัดสนิม คือ น้ำหนักของเหล็กและสนิมรวมกัน

WEIGHT 2 : น้ำหนักของสนิมหลังจากที่ขัดสนิมแล้ว

WEIGHT 3 : ซึ่งได้จาก WEIGHT 1 - WEIGHT 2 หมายถึง น้ำหนักของสนิม
อย่างเดียว

AREA : พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับผิวคอนกรีต

W3/A : เป็นอัตราส่วนระหว่าง WEIGHT 3 ต่อ SURFACE AREA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุป-วิเคราะห์ผลการทดสอบ

5.1 สรุปผลการทดสอบ

1. ปริมาณสนิมเพิ่มขึ้นตามเวลาการเก็บ ไม่ว่าจะ เป็นเหล็กชนิดใดและกองเก็บด้วยวิธีใด
2. ในวิธีการกองเก็บทั้งสามวิธี จะเรียงลำดับวิธีที่ทำให้เกิดสนิมได้เร็วที่สุดจากมากไปหาน้อยคือ วิธีที่ สาม สอง หนึ่ง ซึ่งเป็นจริงทั้งตัวอย่างเหล็กข้ออ้อย และตัวอย่างเหล็กกลม
3. ที่ระยะเวลาการกองเก็บเท่ากัน และวิธีการกองเก็บเดียวกัน เหล็กข้ออ้อยจะมีปริมาณสนิมมากกว่าเหล็กกลม
4. ไม่ว่าจะกองเก็บด้วยวิธีการใดๆ หรือมีปริมาณสนิมในขนาดใดเหล็กข้ออ้อยจะมีค่าแรงยึดเกาะมากกว่าเหล็กกลมเสมอ
5. ในระยะเวลาการกองเก็บเหล็กด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งสามวิธีเป็นเวลา 48 วัน เมื่อปริมาณสนิมเพิ่มขึ้น แรงยึดเกาะก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
6. ในระยะเวลา 48 วันนี้ ไม่ว่าจะวิธีการกองเก็บใด ยังไม่สามารถทำให้เกิดปริมาณสนิมในขนาดที่เรียกกันว่า "สนิมขุม" ได้ ที่เกิดก็เป็นเพียง "สนิมผิว" เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.2 วิเคราะห์ผลการทดสอบ

จากข้อสรุปข้อที่ 1 ที่ว่า ปริมาณสนิมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการเก็บนั้น ก็เนื่องจาก ปฏิกิริยาของเหล็กกับออกซิเจนทำให้เกิดเป็นเหล็กออกไซด์ หรือ สนิมเหล็กขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ปฏิกิริยาก็จะดำเนินไปเรื่อยๆ ทำให้ปริมาณสนิมเหล็กเพิ่มขึ้น

ปริมาณสนิมที่เกิดขึ้นในวิธีที่ สาม สอง หนึ่ง มีปริมาณจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ จากทฤษฎีในหัวข้อที่ 1.3 เรื่องการกัดกร่อน ซึ่งบอกว่า แพลเตอร์ที่ทำให้ สนิมเกิดเร็วก็คือ ความชื้น และ อากาศ เมื่อมาสังเกตวิธีการเก็บทั้งสามวิธี จะเห็นว่า วิธีที่ได้รับ ความชื้น และ อากาศ มากที่สุดคือ วิธีที่ สาม สอง หนึ่ง ตามลำดับ โดย

| | | | |
|--------------|-------------------|---|-------------------|
| วิธีที่สาม | ได้รับความชื้นจาก | อากาศ (ไม่มีผ้าพลาสติกคลุม) | ดิน และมีการรดน้ำ |
| | | ทุกวัน เช้า-เย็น | |
| | ได้รับออกซิเจนจาก | อากาศ (ไม่มีผ้าพลาสติกคลุม) | |
| วิธีที่สอง | ได้รับความชื้นจาก | อากาศ (ไม่มีผ้าพลาสติกคลุม) | และมีการรดน้ำ |
| | | ทุกวัน เช้า-เย็น แต่ไม่ได้รับความชื้นจากดิน | |
| | ได้รับออกซิเจนจาก | อากาศ (ไม่มีผ้าพลาสติกคลุม) | |
| วิธีที่หนึ่ง | ได้รับความชื้นจาก | อากาศน้อยมาก (มีผ้าพลาสติกคลุม) | แต่ไม่ได้รับความ |
| | | ชื้นจากดิน และไม่มี การรดน้ำด้วย | |
| | ได้รับออกซิเจนจาก | อากาศน้อย (มีผ้าพลาสติกคลุม) | |

จากข้อสรุปข้อที่ 3 การที่เหล็กข้ออ้อยมีปริมาณสนิมมากกว่าเหล็กกลมไม่ว่าจะ เก็บด้วยวิธีใดๆ ก็เนื่องจาก เหล็กข้ออ้อยมีรีบออกมา ทำให้มีพื้นที่ผิวที่สัมผัสกับอากาศ ซึ่งมีความชื้นและออกซิเจนมากกว่าเหล็กกลม และต้อง เมื่อมีพื้นที่ในการทำปฏิกิริยามากกว่าก็จะ

เกิดปริมาณสนิมมากกว่า

เหล็กข้ออ้อยมีแรงยึดเกาะมากกว่าเหล็กกลม ก็เนื่องจากเหล็กข้ออ้อยมีครีป ซึ่งจะมีแรงยึดเกาะกับผิวคอนกรีต ทำให้มีแรงยึดเกาะมากกว่า

ในช่วงระยะเวลา 48 วัน ที่ทำการทดสอบนี้ ปริมาณสนิมจะเพิ่มตามระยะเวลา ในทุกกรณีการเก็บ และ เมื่อปริมาณสนิมเพิ่มขึ้น แรงยึดเกาะก็จะเพิ่มขึ้นด้วย (ในระยะเวลาเก็บ 48 วันด้วย วิธีการเก็บ 3 วิธีที่ทดสอบนี้เท่านั้น เหตุที่เป็นเช่นนั้น ก็เกิดจากการที่เหล็กเป็นสนิมที่ผิวของเหล็ก ทำให้ผิวเหล็กขรุขระ และแรงเสียดทานระหว่างผิวเหล็กที่เป็นสนิมกับคอนกรีต เพิ่มขึ้น (นั่นคือแรงยึดเกาะเพิ่มขึ้นนั่นเอง)

ในช่วงระยะเวลา 48 วัน ที่ทำการทดสอบนี้ ไม่มีวิธีกองเก็บใดใน 3 วิธีนี้ ที่ทำให้เกิด "สนิมชุม" ได้ ที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงสนิมผิวเท่านั้น


5.3 การนำไปใช้ประโยชน์

จากผลสรุปและวิเคราะห์ข้างบนจะเห็นว่า ในระยะเวลา 48 วันที่ยกเก็บเหล็กด้วยวิธีการที่กล่าวมาแล้ว 3 วิธี ผลของสนิมที่มีต่อเหล็กเสริมในแง่ของแรงยึดเกาะ ยังไม่มีผลร้ายเกิดขึ้น ผลที่ได้คือทำให้แรงยึดเกาะดีขึ้น ปริมาณสนิมที่เกิดในระยะเวลา 48 วันนี้ ยังเป็นเพียงสนิมผิวซึ่งมีผลต่อกำลังรับแรงดิ่งน้อยมาก ดังนั้นเราพอจะสรุปได้ว่าการยกพื้นชั้น ไม่ให้เหล็กได้รับความชื้นจากดิน และไม่ต้องมีผ้าพลาสติกคลุม ซึ่งการกองเก็บแบบนี้คล้ายกับวิธีที่สองในการทดสอบ) สามารถเก็บเหล็กไว้ได้นานถึง 48 วัน ซึ่งพอจะนำไปใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อ และสต็อก เหล็กไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





รูปที่ 1 เครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้ชั่งหินทรายซีเมนต์




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น **รูปที่ 2 "โม่" ใช้ผสมคอนกรีตสำหรับหล่อตัวอย่าง**

รูปที่ 3 UNIVERSAL TESTING MACHINE



รูปที่ 4 UNIVERSAL TESTING MACHINE

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่ควรนำออกนอกรั้วมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าหรือบริการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานลิขสิทธิ์



รูปที่ 5 ชั่งน้ำหนักลูกป็น
ตัวอย่าง




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งรูปที่ 6 อุปกรณ์สำหรับหล่อหมวกตัวอย่างเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 7 ตัวอย่างสำหรับทดสอบ
หาแรงยึดเกาะ

รูปที่ 8 ลักษณะการวางตัวอย่าง
เมื่อทำการทดสอบหา
แรงยึดเกาะ




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และตัดทอนข้อความ

รูปที่ 9 ลักษณะการวางตัวอย่าง
เมื่อทำการทดสอบหา
แรงยึดเกาะ



รูปที่ 10 ลักษณะการวางตัวอย่าง
เมื่อทำการทดสอบหา
แรงยึดเกาะ

เอกสารที่ส่งวน... ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
แม้ว่าผลงานชิ้นนี้... อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 11 ลักษณะตัวอย่างเมื่อ
เหล็กหลุดออกจากลูกปืน



รูปที่ 12 ลักษณะตัวอย่างเมื่อ
เหล็กหลุดออกจากลูกปืน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มี

รูปที่ 13 เหล็กข้ออ้อยเก็บด้วย
วิธีที่สาม ที่อายุ 48 วัน



รูปที่ 14 เหล็กกลมเก็บด้วยวิธี
ที่สาม ที่อายุ 48 วัน

แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
และหากมีการนำเอกสารนี้ไปใช้ทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้