



วิทยานิพนธ์
 ประจำปีการศึกษา 2532
 โครงการ
 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการรับกำลังของ
 คอนกรีตหลังการเผา



ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
 คณะ.....วิศวกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2533.
 นักศึกษา นายศิริพงษ์ อุทัยวงศ์ แก้ว รหัส 29.1919
 นายอ่าวุฑ เจริญวัฒนานนท์ 29.1928

หน้าอนุมัติ.....

ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้นับ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษา (รหัสวิชา 19498) ตามหลักสูตร ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมก่อสร้าง



[Handwritten signature]

(สุรทิน หวังเจริญ)
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

คณะกรรมการ

[Handwritten signature]

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวิวัฒน์ ไชยชนะ)

กรรมการที่ปรึกษา

[Handwritten signature]

(อาจารย์สุรทิน หวังเจริญ)

กรรมการ

[Handwritten signature]

(อาจารย์เกษม อมันตกุล)

กรรมการ

[Handwritten signature]

กรรมการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
(อาจารย์วิบูลย์ วิทยาน)
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีให้คำปรึกษาเฉพาะ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประกาศคุณประการ.....

จาก วิทยานิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคณะหลักสูตร ปริญญาวิศวกรรม –
 ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง ในรหัสวิชา 19498 โดยศึกษา เรื่อง
 การเปลี่ยนแปลงการรับกำลังของคอนกรีตหลังการเผา ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ อุปกรณ์ที่
 มีความสำคัญต่อการทดสอบบางประการ เช่นเตาเผาที่ระดับอุณหภูมิปานกลาง 500
 องศาเซลเซียส จึงจะสามารถปฏิบัติการได้ด้วยดี ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอ
 ขอขอบคุณ

โรงปฏิบัติการชีรามิก ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

ในความอนุเคราะห์ดังกล่าว นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะไม่สามารถสำเร็จลงได้
 ถ้าไม่ได้รับการปรึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ ไชยชนะ กรรมการที่ปรึกษา

ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์

ศิริพงษ์ อุทัยวงศ์แก้ว

อาวุธ เจริญวัฒนานนท์

บทนำ

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ การเกิดเพลิงไหม้ได้มีสถิติสูงมาก และสิ่งที่น่าสนใจคือ ความร้อนเนื่องจากเพลิงไหม้ จะมีผลอย่างไรบ้างต่อโครงสร้างของอาคาร และมักจะมีคำถามที่ว่า อาคารที่โครงสร้างถูกเพลิงไหม้ จะสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกหรือไม่ และอะไรคือผลที่ควรศึกษาจากการที่คอนกรีตถูกเผาไหม้ สิ่งเหล่านี้เองที่วิศวกรควรจะทราบถึง แนวทางและหลักการบางประการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา การทำโครงการนี้ แม้ว่าระยะเวลาจะสั้น แต่ข้อมูลและการประมวลผลทั้งหมดนี้ ก็พอที่จะมีประโยชน์ประกอบการวิเคราะห์ของวิศวกรได้บ้างไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่น่าสนใจในการศึกษาเรื่องนี้อีกมาก จึงหวังว่าจะมีผู้สนใจและทำการศึกษาต่อไป เพื่อที่จะให้เกิดเป็นเอกสารอ้างอิงในแง่มุมอื่นอีกต่อไป

หากเกิดข้อบกพร่องกับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หวังว่าจะได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

ศิริพงษ์
อาวธ

อุทัยวงศ์แก้ว
เจริญวัฒนานนท์

..... สารบัญ

หน้าอุมัติ	๒
ประกาศุดมประการ	๒
บทนำ	๓
สารบัญ	๒
วัตถุประสงค์	1
ความเป็นมา	2
ความจำเป็นในการศึกษา	3
ความรอนกับคอนกรีต	9
ลักษณะพฤติกรรมของอค์คีย์	16
การหุดกระเทาะของคอนกรีต	33
การสูญเสียกำลังของคอนกรีต	36
การตรวจสอบอาคารที่เกิดการร้าวรคเนื่องจากไฟไหม้	38
ขอบเขตการทดสอบ	42
การศึกษาความรุนแรงของไฟ	43
การดำเนินการทดสอบ	44
การประมวลผล	46
บทสรุป	76
หนังสืออุเทศน์	80

spacial project

เรื่อง ... การเปลี่ยนแปลงการรับคำสั่งของคอนกรีตหลังการเผา

จัดทำโดย...

นาย อวุธ เจริญพัฒนานนท์ รหัส 291928

นาย ศิริพงษ์ ฤทธิยวงศ์แก้ว รหัส 291919

อาจารย์ที่ปรึกษา...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวัฒน์ รัชชชณะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อเรื่อง... การเปลี่ยนแปลงการรับกำลังของคอนกรีตหลังการเผา
(temperature effect by strength of concrete)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 1 เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการรับกำลังของคอนกรีตเมื่อได้รับความร้อนในระดับต่างๆกัน
- 2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระยะเวลาต่างๆมีผลต่อการรับกำลังมากน้อยเพียงใด
- 3 ระยะเวลาหลังจากการเผาเมื่อถึงเวลาที่ optimum moisture จะมีผลทำให้คอนกรีตสามารถรับกำลังได้เพิ่มขึ้นหรือไม่และอย่างไร

สมมุติฐาน

- 1 คอนกรีตที่ถูกเผาที่อุณหภูมิสูงการรับกำลังแรงยึดจะลดลงมากกว่าคอนกรีตที่ถูกเผาที่อุณหภูมิต่ำกว่า
- 2 การรับกำลังของคอนกรีตจะขึ้นกับความชื้นของโพพหรือความรุนแรงของการเผาไหม้

ความเป็นมา

คอนกรีตเมื่อถูกเผาไหม้คุณสมบัติของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา และในระดับความรุนแรงของไฟ ดังนั้นเมื่อโครงสร้างของคอนกรีตถูกไฟไหม้ อิทธิพลของความรุนแรงของไฟจะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในโครงสร้างคอนกรีต ในระยะความทนทานไฟขึ้นต่ำ ตามมาตรฐาน ASTM E 119 คือระยะเวลาเท่ากับ 1 ชั่วโมง ในการทดสอบจะทำการควบคุมอุณหภูมิห้องที่ตามที่ต้องการและให้ระยะเวลาการเผาไหม้เป็นเวลาที่ต่างกัน เพื่อดูผลกระทบของระยะเวลาที่สัมพันธ์กับการรับกำลังแรงอัดของคอนกรีต

ในโครงสร้างคอนกรีตเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นระดับอุณหภูมิของการเผาไหม้โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 400-500 องศาเซลเซียส โครงสร้างคอนกรีตจะมีการรับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เช่น กำแพง เสา คาน และยังมีสิ่งประกอบอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอีก เช่น ช่องเปิด ชนิดของเชื้อเพลิง การรับความร้อนของกำแพง เพดาน วัสดุฉนวนความร้อน แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อการพิจารณาในการรับกำลังของโครงสร้างคอนกรีตน้อย เพราะในการคิดคำนวณเราจะใช้ concrete strength ที่หลังจากไฟไหม้แล้วเป็นตัวกำหนดการรับแรงของคอนกรีตทั้งโครงสร้าง ซึ่งไม่จำเป็นต้องพิจารณาแต่ละส่วนของโครงสร้าง

ในคอนกรีตธรรมดาที่วางับถ้ามีอายุไม่มากนักคอนกรีตจะมีช่องว่าง และมีน้ำอยู่ด้วย น้ำนี้จะทำปฏิกิริยากับซีเมนต์ไปเรื่อย ๆ เป็นสปี ถ้าหากคอนกรีตถูกเผาไหม้ น้ำที่อยู่ในช่องว่างของคอนกรีตจะถูกระเหยออกไป และเมื่อเผาไหม้จนถึงระดับความร้อนหนึ่งจะหาวัสดุตัวประสาน aggregate ในคอนกรีตถูกทำลายไปซึ่งมีผลต่อการรับกำลังของคอนกรีตลดลงไปได้

ในการพิจารณาการเผาไหม้คอนกรีตจะขึ้นอยู่กับตัวแปรดังต่อไปนี้

- 1 ช่วงระยะเวลาการเผาไหม้คอนกรีต
- 2 ความรุนแรงของไฟหรืออุณหภูมิที่เกิดไฟไหม้ขึ้น
- 3 ระยะเวลาการทดสอบหลังการเผา
- 4 strength ของคอนกรีตเมื่อเริ่มต้นทดสอบ
- 5 moisture ในอากาศเมื่อมีการทดสอบหลังจากเผาทิ้งไว้เป็นเวลานาน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้สถิติเพลิงไหม้ได้เกิดขึ้นมามาก กับโครงสร้างอาคารคอนกรีต เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมี ความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นกับตัวประกอบหลายอย่าง ไฟฟ้าไหม้มีถึงจำนวนมากเท่าไร ก็ยิ่งจะมีความรุนแรงหรือมากขึ้นเท่านั้น และเพื่อความเสียหายให้กับโครงสร้างแต่ยังหาจุดเกิด ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และยังอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์อีกด้วย ดังนั้นวิศวกรจึงได้ เริ่มตระหนักถึงผลกระทบของไฟต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างกันมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากยังหาข้อกำหนดที่แน่นอนหรือตำราที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงไม่ได้ เนื่องจากไฟถือว่าเป็นน้ำหนักอย่างหนึ่ง ที่กระทำต่อโครงสร้าง ทั้งนี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนของโครงสร้างที่มีการยึดรั้งและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ทั้งนี้ในด้านกำลัง ความแข็งแรง และเสถียรภาพไฟได้

ความจำเป็นในการศึกษา

เหตุการณ์ที่มีไฟไหม้อาคารคอนกรีต วิศวกรจะถูกตั้งคำถามและเข้าไปตรวจสอบดูว่า โครงสร้างนั้นยังมีความแข็งแรงหรือไม่ และยังมี ความมั่นคงพอที่จะสามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่ หรือจนขั้นกรณีหนึ่ง ชิ้นส่วนนั้นมีความแข็งแรง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งปกติแล้วเวลาที่เกิดขึ้นภายในอาคารจะมีช่วงเวลาของการลุกไหม้อย่างเต็มที่ ซึ่งอุณหภูมิขณะนั้นจะสูงเป็น 1000 องศาเซลเซียส จากงานวิจัยที่มีการทดสอบผ่านพบว่า ชิ้นส่วนที่ได้มีการนำเอาไปเผาไหม้ หรือที่เก็บตัวอย่างของอาคารคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้ที่อุณหภูมิสูงนั้น จะมีพฤติกรรมทางด้านกำลัง ความแข็งแรงและแรงยึดเหนี่ยวลดลงอย่างมาก ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วชิ้นส่วนดังกล่าวควรที่จะทำการทุบทิ้งเสีย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อย่างไรก็ตามอาจมีโครงสร้างบางส่วนที่ถูกไฟไหม้ไม่รุนแรงนักก็คือ ผนังเพาเพอที่มี
 อุณหภูมิปานกลางไม่เกิน 500 องศาเซลเซียส กำลังของวัสดุนั้นจะลดลงบ้าง
 แต่ยังไม่เสียหายมากเกินไป และโครงสร้างก็ยังคงสภาพอยู่ได้ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า (ถ้า
 เราตั้งเอาไว้ให้เวลาผ่านไปนาน พหุติกรรมในด้านโครงสร้างเกี่ยวกับการรับกำลัง ีค่า
 จมตุลีส และแรงยึดเหนี่ยวต่อเหล็กเสริมของคอนกรีต จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
 เมื่อทราบถึงพหุติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถนำมาเป็นข้อมูล ใช้ประกอบการวิเคราะห์
 โครงสร้างว่า คอนกรีตที่ถูกไฟไหม้ที่ระดับความรุนแรงปานกลางนั้น จะยังคง
 สามารถรับน้ำหนักได้ต่อไปอีกหรือไม่อย่างไร ซึ่งก็ต้องหาการวิเคราะห์ต่อไป

งานวิจัย

งานต้นคว้า เกี่ยวกับไฟและการทดสอบไฟของชิ้นส่วนที่ เรานำมาประกอบกันขึ้น เป็น
 โครงสร้างอาคารได้กระทำกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 แล้ว ทั้งนี้เนื่องมาจาก
 ได้ตระหนักถึงความเสียหายและการพังทลายของอาคารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การทดสอบ
 ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นหนักในด้าน ความต้านทาน ความทนทาน
 พหุติกรรมในด้านกำลัง และความแข็งของคอนกรีตหรือวัสดุที่ประกอบกันขึ้นเป็น คอนกรีต
 การทดสอบต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาดังกล่าวแล้วมีดังต่อไปนี้

ในปี ค.ศ. 1920 INGBERG ศึกษาพหุติกรรมของไฟที่เกิดขึ้นในอาคารจริง ๆ
 และได้สรุปเป็นแนวความคิดไว้ว่า " แนวความคิดเกี่ยวกับปริมาณไฟ " ซึ่งสถาบัน
 สถาบันมาตรฐาน ASTM ได้แนะนำแนวความคิดนี้ มาใช้ในการพัฒนาเส้นจัดมาตรฐาน

การทดสอบไฟขึ้น เพื่อลอกเลียนแบบไฟที่เกิดขึ้นจริง ๆ ดังมีข้อความที่สําคัญอยู่ 2 ข้อ คือ

- 1 ความหนักหนาทนไฟของชิ้นส่วน ขึ้นกับ ความรุนแรงของไฟ (Fire Severity) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
- 2 ความรุนแรงของไฟ ขึ้นกับ ความเข้มข้นของปริมาณไฟ (Fire Load Density) เพียงอย่างเดียว

ในปี ค.ศ. 1929 INGBERG ศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับแร่ที่เป็นส่วนประกอบของมวลรวมมีอิทธิพลต่อการต้านทานไฟของคอนกรีต โดยแบ่งคอนกรีตตามชนิดของมวลรวมเป็นกลุ่ม ๆ 4 กลุ่ม พบว่า เมื่อนำคอนกรีตที่ผสมจากมวลรวมต่างชนิดกันนี้ไป ทําการทดสอบไฟ คอนกรีตที่ผสมจากมวลรวม คาร์บอนเนต และ เฟลสปาร์ สามารถต้านทานไฟได้ดีกว่าคอนกรีตที่ผสมจากมวลรวมแกรนิต และซิลิกาและพบอีกว่า คอนกรีตที่ผสมจากมวลรวมหยาบจะสามารถต้านทานไฟได้ดีกว่าคอนกรีตที่ผสมจากมวลรวมละเอียด

คุณสมบัติของมอร์ต้าและคอนกรีตสามารถแปรเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมิ J.C. SAEMANN และ G.W. WASHA ได้ทําการศึกษาถึงผลกระทบของอุณหภูมิที่มีต่อ กำลังและความเหนียวของมอร์ต้าและคอนกรีตโดยทําการทดสอบแบ่งตัวอย่างคอนกรีต รูปทรงกระบอกและแท่งมอร์ต้ารูปลูกบาศก์ที่ปรมด้วยไอซีที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 14 วัน และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 50 % อีกเป็นเวลา 13 วัน เสร็จแล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิทดสอบอีก 1 วัน รวมอายุของแท่งตัวอย่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทดสอบก่อนทำการทดสอบทั้งหมด 28 วัน อุณหภูมิที่สนใจอยู่ในช่วง -20 ถึง 200 องศาเซลเซียส จากผลการทดสอบพบว่า ค่ากำลัง ความแข็ง และความเหนียวของ หิ้งมอร์ตันและคอนกรีตจะมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่ทดสอบและจะมีค่าเพิ่มขึ้นสลับกับลดลงไป จนกระทั่งอุณหภูมิมีค่าเท่ากับ 200 องศาเซลเซียส พบว่าค่ากำลังความแข็ง และความเหนียวของคอนกรีตจะมีค่าเท่ากับที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งพอสรุปได้ว่าอุณหภูมิจากไฟที่มีค่า ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส จะไม่มีผลต่อค่ากำลัง ความแข็ง และความเหนียวของ คอนกรีตและมอร์ตัน

หลังจากนี้ไม่นานนักได้มีการค้นคว้าสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตที่อุณหภูมิต่าง ๆ โดย ROBERT PHILLIEO ได้ทำการศึกษาถึงผลกระทบของอุณหภูมิที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัว ความหนาแน่น โมดูลัสของความยืดหยุ่นและค่ากำลังของคอนกรีตในช่วงอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสถึง 800 องศาเซลเซียส แห่งตัวอย่างทดสอบที่ 9 ซึ่งทำการป่นด้วย ไซเบอร์ลอค 28 วันจากนั้นนำไปทดสอบไฟพบว่า การขยายตัวของคอนกรีตจะมีค่าเพิ่มขึ้นขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นและค่าความหนาแน่นจะมีค่าลดลง เนื่องจากน้ำหนักที่สูญเสียไป และยังพบอีกว่าค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นและกำลังของคอนกรีตจะมีค่าลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

ต่อมา H.L.MALHOTR ได้ทำการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่มีต่อกำลังรับแรงอัด ของคอนกรีตโดยการแปรเปลี่ยนค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ การทดสอบกระทำที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 700 องศาเซลเซียส ตัวอย่างทดสอบที่ 9 ซึ่งอยู่ในรูปทรงกระบอกมาตรฐาน จากการทดสอบไฟตามมาตรฐานพบว่าค่าอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์จะได้ผลการทดสอบกำลังรับ แรงอัดลดลง เท่ากันที่อุณหภูมิเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแห่งตัวอย่างที่ทดสอบโดยมีการ ให้น้ำหนักกระทำด้วยขณะเผาจะมีค่ากำลังรับแรงอัดลดลงน้อยกว่าแห่งคอนกรีต ที่ไม่ได้มี น้ำหนักกระทำ ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าน้ำหนักที่กระทำให้เกิดความเค้นขึ้นภายในซึ่งจะเป็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวที่ช่วยหลวงไม่ให้เกิดรอยแตกเร็วขึ้นได้

จากนั้นการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่มีอิทธิพลต่อคอนกรีตก็ยังมีการค้นคว้าอยู่ตลอดมา N. G. ZOLDNERS ได้ทำการศึกษาถึงคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตโดยเน้นไปทางด้านกำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดึง โดยทำการแปรเปลี่ยนชนิดของคอนกรีตในส่วนผสมของมวลรวมต่าง ๆ กันไปพบ มวลรวมที่ใช้งานได้แก่ ดินปูน กรวด ดินทราย และ ดินกากแร่ ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบอยู่ในช่วง 100 ถึง 800 องศาเซลเซียส และอัตราการเผาไหม้ของไฟที่ใช้ในการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานไฟของ ASTM จากการศึกษาพบว่าการเสื่อมสภาพของคอนกรีตจะมีค่ามากขึ้น ขึ้นกับชนิดของมวลรวมที่ใช้ ซึ่งพอที่จะสรุปได้ดังต่อไปนี้

คอนกรีตที่ใช้ดินปูนผสมจะสามารถต้านทานไฟได้ดีที่สุด ถ้าใช้ดินทรายผสมจะใช้งานได้กับที่อุณหภูมิ ๓๐๐ องศาเซลเซียส เพราะถ้าอุณหภูมิมากกว่านี้จะทำการเสื่อมสภาพและสูญเสียกำลังได้อย่างรวดเร็ว ถ้าอุณหภูมิไม่ถึง 200 องศาเซลเซียส จะไม่มีผลต่อการลดลงของกำลังของคอนกรีตเลยไม่ว่าจะใช้มวลรวมชนิดใดก็ตาม

ต่อมา CAMPBELL-ALLEN และ DESAI ได้ทำการทดสอบให้เห็นว่าถ้าใช้ดินปูนผสมคอนกรีตแล้วนำไปทดสอบไฟที่อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส จะมีการเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นอีกถ้าซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตนั้นมีค่า C_3A ต่ำ และมีค่า C_4AF C_3S สูง

HAROLD และ DAVIS ได้ศึกษาถึงผลกระทบของอุณหภูมิสูง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อคอนกรีต โดยเน้นไปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่น และค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต พบว่าคอนกรีตที่มีสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวสูงจะมี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความต้านทานน้อยกว่าตอนกรีตที่มีสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวต่ำกว่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตจะมีค่าลดลงเหลือประมาณ 50 % ของกำลังเริ่มต้นที่อุณหภูมิ
500 องศาเซลเซียส



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ความร้อน กับ คอนกรีต

ความร้อนทำให้ คอนกรีต เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกลไกการรับกำลัง และมีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้น

ธรรมชาติของคอนกรีต

คอนกรีต คือ ส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ กับ วัสดุผสม ได้แก่ หิน หิน หรือ กรวด และที่สำคัญคือ น้ำ ในการผสมทรายและหินหรือกรวด จะมีขนาดลดกันไป และ จะมีช่องว่างในช่องว่างเหล่านี้ จะถูกแทนที่ด้วยวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า ส่วนช่องว่างที่เหลือ จะถูกแทนที่ด้วยส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์กับน้ำ ซึ่งเรียกว่า ซีเมนต์เพลส

หน้าที่ของ ซีเมนต์เพลส คือจะเป็นตัวยึดเหนี่ยววัสดุต่าง ๆ ให้รวมกันเป็นวัสดุที่แข็งแรง มันคง คุณภาพของคอนกรีต จึงขึ้นอยู่กับ ซีเมนต์เพลส เป็นส่วนใหญ่



วัสดุมวลรวมหยาบ

วัสดุมวลรวมละเอียด

ช่องว่างที่ประกอบไปด้วย ซีเมนต์เพลส

คุณสมบัติของซีเมนต์เพลส คือ ซีเมนต์เพลสที่ใช่จะต้องแข็งแรง ทนทาน ทนต่อการสึกกร่อน และสามารถกันมิให้น้ำซึมผ่านได้

ส่วนผสมของคอนกรีตโดยทั่วไป จะมีปริมาณของ ปูนซีเมนต์ประมาณ 10-20 %

น้ำ ประมาณ 10-20 %

อากาศ ประมาณ 2-5 %

วัสดุผสม ประมาณ 65-80 %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อัตราส่วนของน้ำกับซีเมนต์

ในปัจจุบันนี้การทำงาน คอนกรีต ส่วนใหญ่ (นอกจากในรายที่มีการควบคุมโดยใกล้ชิด) ทั้งผู้ทำงาน และผู้ควบคุมงาน แทนที่จะมีใจเอาใจใส่ใน เรื่องคุณภาพของน้ำ และปริมาณของน้ำ ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะน้ำเป็นส่วนผสมที่มีราคาถูกที่สุด หรืออาจกลัวได้ว่าแทบไม่มีราคาเลย ผู้ที่ทำงานจะเติม น้ำลงไปในส่วนผสมของคอนกรีตให้มาก ๆ เพื่อจะได้สะดวกแก่การทำงานและโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้ควบคุมจึงต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งจะปรากฏข้อเสียตามมามากมาย

น้ำ

น้ำเป็นส่วนผสมที่มีความสำคัญมาก ๆ อันหนึ่ง หรืออาจจะเป็น วัสดุที่จะได้รับการพิจารณาก่อนเสมอ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ซีเมนต์เกิดการแข็งตัว ปริมาณน้ำที่ใส่ลงในส่วนผสมของคอนกรีต จะมีความสัมพันธ์กับกำลังของคอนกรีต ถ้าใช้น้ำมากเกินไปกำลังของคอนกรีตจะลดลง เพราะน้ำที่เพิ่มขึ้น จะไปทำให้ ซีเมนต์ชั้น (cement paste) เกิดการเจือจาง และมีผลลดกำลังยึดเหนี่ยว ทำให้คอนกรีตแตกร้าวมากขึ้น เพราะจะเกิดการหดตัวมาก และ เมื่อน้ำส่วนเกินไป นี้จะระเหยออกจากคอนกรีตแล้วทำให้ เกิดรูโพรงในเนื้อของคอนกรีต ทำให้คอนกรีตไม่แน่นทึบ

น้ำ กับอัตราส่วนระหว่างน้ำกับปูนซีเมนต์



สภาพที่แสดง เมื่อคอนกรีตมีการใช้อัตราส่วนที่มีความพอเหมาะ



สภาพที่แสดง เมื่อคอนกรีตมีปริมาณน้ำมากเกินไปจนกว่าที่ควรจะเป็นปริมาณมากทำให้เกิดสภาพ


ที่เป็นรูโพรงมากมาย อันมีผลต่อกำลังของคอนกรีตอย่างมาก

(รูโพรงดังกล่าวเกิดจากการ ระเหยออกไปของน้ำส่วนที่เป็นน้ำที่ 2)

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับคอนกรีต จึงระลึกเสมอว่า ปริมาณน้ำในส่วนผสมของคอนกรีตเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะกำหนดกำลังของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้เห็นชัดเจน จึงมีการนำเสนอ การลดลงของกำลังคอนกรีต ซึ่งใช้ส่วนผสมอื่น ๆ เป็นตัวคงที่ แต่ ปริมาณน้ำจะแตกต่างกันเป็นดังนี้

กำลังอัดของคอนกรีต เมื่อมีอายุ 28 วัน หน่วย กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

กก / ตร.ซม.



อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของน้ำ และ น้ำหนักของปูนซีเมนต์

ผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต เมื่อมีการใช้น้ำปริมาณต่างกันในส่วนผสมอื่นเดียวกัน

(ทดลองโดย US Bureau of reclamation)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หน้าที่ของน้ำ

1. เปลี่ยนสภาพของส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ ทราย และหินที่แห้ง ให้เป็นวัสดุ เบียดทำงานไค้สะดวก
2. ทำปฏิกิริยาทางเคมี กับ ปูนซีเมนต์ ทำให้ส่วนผสมเบียดกลายเป็นมวลแน่นแข็งและมีความแข็งแรง

การกำหนดจึงต้องมีค่าถึงหน้าที่ของทั้ง สอง ข้อนี้ด้วย โดยปริมาณน้ำที่จะไปทำ


ปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์นั้น มีปริมาณที่เกือบจะคงที่ คือประมาณ 0:25 ของน้ำหนักปูนซีเมนต์
ส่วนที่ต้องการเพิ่มขึ้นจากส่วนนี้ -คือคือ ปริมาณของน้ำที่จะทำให้ส่วนผสมทำงานไค้สะดวก ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่คงพิจารณากันในขณะปฏิบัติงาน

ปฏิกิริยาระหว่าง ซีเมนต์กับน้ำ (hydration of cement reaction)

เมื่อผสม ปูนซีเมนต์กับน้ำ ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง ซีเมนต์กับน้ำ จะเริ่มต้น เรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชัน ผลที่ได้จะทำให้เกิดความเหนียวและเกาะแน่นกับวัสดุผสม ความร้อนที่ได้จากการที่ซีเมนต์ทำปฏิกิริยากับน้ำ นั้นเรียกว่า heat of hydration วัคเป็น คาลอรีที่ออกจากรวมของปูนซีเมนต์ ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้บางส่วนจะหนีผ่านเนื้อคอนกรีตออกมา แต่บางส่วนจะอยู่ภายในเนื้อคอนกรีต ถ้าความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเนื้อคอนกรีตมีค่าที่สูง คอนกรีตอาจจะเสียความแข็งแรงไค้ และความร้อนนี้จะทำให้เกิดหน่วยแรงต่าง ๆ ภายในเนื้อคอนกรีต ซึ่งจะเป็นผลให้คอนกรีตแตกร้าวไค้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สมการปฏิกิริยา



การทำปฏิกิริยาระหว่าง ปูนซีเมนต์ กับ น้ำ จะหยุดเมื่อน้ำหนีออกจาก ซีเมนต์เฟส หมดแล้ว ดังนั้น การบ่มจะเป็นวิธีการป้องกันการสูญเสียน้ำในคอนกรีต นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาระหว่าง ปูนซีเมนต์กับน้ำ ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ขึ้นกับ


1. ปริมาณของปูนซีเมนต์ในส่วนผสม
2. * ชนิดของปูนซีเมนต์
3. ความละเอียดของปูนซีเมนต์ และอุณหภูมิรอบ ๆ
4. ถ้าปริมาณของ อัตราส่วนน้ำต่อ ซีเมนต์ที่ต่ำกว่า 0.55 ขึ้นอยู่กับการให้น้ำจากภายนอก โดยปรากฏว่า ถ้าบ่มคอนกรีตที่ชื้นกันธรรมชาติเป็นเวลา 1 เดือน โดยให้อยู่ในสภาวะมาตรฐานของห้องทดลอง จะพบว่า ปูนซีเมนต์จะทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วกว่า ร้อยละ 80

ปริมาณน้ำ

น้ำที่ตองใช้จริงๆ เพื่อที่จะทำการผสมกับ ปูนซีเมนต์ ให้แข็งไค้นั้น มีปริมาณน้ำ


น้อยกว่าที่ใช้ในการผสมคอนกรีต สำหรับเทเข้าแบบมาก แต่ถ้าใช้ น้ำ เพียงแค่พอต้องการของปูนซีเมนต์
ดังกล่าว นั้น คอนกรีตจะแห้งมากเกินไป จนไม่สะดวกในการที่จะเทลงแบบและกระทุ้งให้เป็นรูปได้

ฉะนั้นจึง จำเป็นต้องใช้น้ำมากเกินไปที่ปูนซีเมนต์ต้องการจริงๆ แต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าใช้
น้ำเพิ่มมากขึ้นเท่าใด กำลังของคอนกรีตก็อ่อนลงไปตามลำดับ ปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา
เคมี ระหว่าง น้ำกับ ซีเมนต์อย่างเพียงพอและสมบูรณ์ ต้องไม่น้อยกว่า 30 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์
จึงต้องจำเอาไว้ว่า จะต้องทำให้ส่วนผสมเหลวพอกับความตองการเท่านั้น อย่ามีการทำให้เหลวมาก
เกินไป เพราะจะทำให้คอนกรีตมีกำลังลดลง หรือถ้าจะทำให้คงที่ก็ตองเพิ่มปูนซีเมนต์เข้าไป ซึ่งเป็น
การเปลืองโดยใช่เหตุ



คอนกรีตที่มีการใช้ปริมาณน้ำที่พอเหมาะ

ปูนซีเมนต์ + น้ำ (จำนวนมากเพียงพอที่จะทำปฏิกิริยา) → ซีเมนต์ไฮเดรต
และสามารถเทได้โดยสะดวก



คอนกรีตที่มีปริมาณน้ำที่มากเกินไปจนความจำเป็น

ปูนซีเมนต์ + น้ำ + น้ำ (เกินไป) → ซีเมนต์ไฮเดรต

โพรงต่างๆ จะทำให้กำลังของคอนกรีตลดลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะและพฤติกรรมของอีตศภีย

ไฟเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์
ธรรมชาติของไฟเกิดจากการพัฒนาตัวเองของความร้อน แต่ไฟที่เกิดขึ้นในอาคารส่วนใหญ่
นั้นเกิดจากแหล่งเชื้อเพลิงที่ติดไฟเล็ก ๆ แล้วย่อย ๆ เล็ดตัวขึ้นเรื่อย ๆ แหล่งเชื้อ
เพลิงหรือที่ให้ความร้อนต่าง ๆ นั้นบางอย่างอาจจะเป็นเปลวไฟจากไม้ขีดไฟ ความร้อน
จากเตาเผาในโรงงาน หรืออาจจะเป็นเปลวไฟที่เกิดขึ้นจากการช็อตของไฟฟ้าก็เป็นได้
เป็นต้น

อีตการเพิ่มตัวเองของไฟรวดเร็ว ๆ ไปแล้วขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างอีต
ความร้อนที่เราป้อนเข้าไปนั้นคือสิ่งซึ่งสามารถติดไฟได้ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในอาคาร กับ
อีตของความร้อนที่กระจายออกมา ถ้าความร้อนที่ป้อนเข้าไปมีค่ามากกว่าความร้อนที่
กระจายออกมาแล้วอีตการเพิ่มตัวเองของไฟก็จะเพิ่มมากขึ้นได้


ขบวนการเกิดเพลิงไหม้

การเพิ่มตัวเองขึ้นของไฟจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมาก ถ้าสภาวะแวดล้อมเชื้อ
อานวยไฟที่ไหม้ในอาคารภายในที่จำกัด เช่น ห้องทำงาน ห้องพักอาศัย ห้องเรียนที่
อื่น ๆ ไฟจะสามารถกระจายลุกลามไปได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ขึ้นกับว่าภายในห้องนั้นมี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สิ่งที่ติดไฟได้สะสมอยู่ เป็นปริมาณมากน้อยเท่าไรและมีการถ่ายเทอากาศได้ดีหรือไม่ เพียงใด
 ดังนั้นจะเห็นว่าวัสดุอื่นหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ติดไฟหรือติดไฟได้ยากนั้นซึ่งอาจจะติดไฟได้ด้วย
 และจะเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ซึ่งอุณหภูมิในตอนนั้นจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
 เร็วมาก

จากกราฟแสดง พฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับ เวลาของไฟที่เกิดขึ้นจริง
 ๓ เป็นกราฟแสดงพฤติกรรมของไฟในรูปแบบความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับ เวลาภายในห้องหนึ่ง
 ๓ ซึ่งมีเชื้อเพลิงจำนวนหนึ่งและมีการถ่ายเทอากาศแบบหนึ่ง เส้นกราฟ a เป็น
 กราฟของข้อมูลจริง ๓ ที่เก็บมาได้ ส่วนกราฟ b เป็นกราฟแสดงค่าเฉลี่ยของ
 กราฟ a ช่วง A-B เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้หมดทั้งห้องและเราเรียก
 ช่วงนี้ว่า " ช่วงเริ่มก่อตัวของไฟ " (Growth period) ที่จุด b ช่วง
 เพลิงไหม้ (Burning period) จะเริ่มต้นขึ้น ขึ้นมาหมายความว่าภายในห้องนั้นได้
 เกิดเพลิงลุกไหม้จนทั่วหมดแล้ว ช่วงนี้คือการพัฒนาตัวเองของไฟได้เกิดขึ้นเริ่มที่
 อุณหภูมิภายในจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ว่าจะเกิดจนอัตราที่ลดลง เมื่อถึงจุด c
 ซึ่งเป็นจุดที่ความร้อนที่ได้จากสิ่งที่ถูกเผาไหม้เข้ากับความร้อนที่สูญเสียไปกับกำแพง และ
 สิ่งแวดล้อมมีค่าเท่ากันพอดี อุณหภูมิจะเริ่มลดลง เลยจุด c ว่าเป็นช่วงของการ
 สลายตัว (Decay Period) แม้ว่าอุณหภูมิจะเริ่มลดลงแต่อุณหภูมิใน ช่วงนี้
 ยังสูงมากอยู่ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการพังทลายของการโครงสร้างได้ถ้าไหม้เป็นเวลานาน ๆ
 ติดต่อกันหลาย ๆ ชั่วโมง ๓ ในระหว่างที่ลุกไหม้ในช่วงของการเผาไหม้หรือช่วง การ
 สลายนั้น อาจจะมีการส่งผ่านความร้อนหรือการกระจายของไฟ จากห้องหนึ่งไปยังอีก
 ห้องหนึ่งก็ได้ หรืออาจจะมีการแผ่เปลวไฟความร้อนไปยังตึกข้างเคียงอีกด้วย



รูปที่ 2.1 แสดงเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาของไฟที่เกิดจริง ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ช่วงการก่อตัวของไฟ (Growth Period)

อุณหภูมิในช่วงนี้ค่อนข้างต่ำอยู่ตั้งขึ้นซึ่งไม่ค่อยมีผลเท่าไรนัก เวลาของช่วงนี้จะสั้นกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ทั้งนี้เรื่องมาจากว่าถ้าเวลาของช่วงนี้นานก็จะมีเวลาที่จะหลบหนีออกจากห้องหรือตัวสัตว์ได้อย่างปลอดภัย และยังสามารกลับไฟได้ทันช่วงที่อีกด้วย เวลาของช่วงนี้จะนานเท่าไรขึ้นขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเชื้อเพลิง ถ้าเชื้อเพลิงติดไฟได้ไวความร้อนที่ออกมาจะมากเท่าไร เวลาของช่วงนี้ก็จะน้อยตามไปด้วย พื้นที่ผิวของภาชนะ เตาเผา ก็มีผลกระทบต่อเวลาของช่วงการก่อตัวของไฟอีกก็คือระยะห่างของสิ่งที่ดีไฟภายในห้อง ขนาดและตำแหน่งของแหล่งกำเนิดไฟ ขนาดและตำแหน่งของช่องเปิดภายในห้อง ศีตทางและความเร็วของลม ขนาดและรูปร่างของห้อง และปริมาณและขนาดของเชื้อเพลิงภายในห้อง

ช่วงของการเผาไหม้และช่วงการสลายตัว (Burning and Decay period)

ระหว่างที่มีไฟกำลังไหม้อยู่ภายในห้องนั้น ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของก๊าซที่มาจากสิ่งที่ดีไฟจะมีการเคลื่อนตัวลอยสูงขึ้นและออกไปทางส่วนบนของช่องเปิด หรือทางหน้าต่าง ส่วนอากาศที่เป็นกว่าจากภายนอกก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ทางส่วนล่างของช่องเปิดและเข้าร่วมในการเผาไหม้ต่อไป เหตุการณ์นี้เนื่องมาจากการเกิดความแตกต่างระหว่างความหนาแน่นของอากาศร้อนภายในและอากาศเย็นภายนอกนั่นเอง ตัว

การที่มีส่วนช่วยทำให้เกิดไฟไหม้คือ ปริมาณของเชื้อเพลิงและขนาดของช่องเปิดภายในห้องนั้น ถ้าช่องเปิดภายในมีขนาดใหญ่อัตราการเผาไหม้จะยิ่งสูง แต่ความเป็นจริงแล้วพื้นที่ผิวของสิ่งที่เกิดไฟไหม้จะเป็นตัวควบคุมอัตราการเผาไหม้ด้วย สิ่งที่เกิดไฟภายในอาคารส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งในแต่ละห้องก็จะมีจำนวนแตกต่างกันไป และเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วย อย่างไรก็ตามภายในอาคารหลาย ๆ แห่งจะมีพื้นที่ผิวของเฟอร์นิเจอร์อยู่อย่างเพียงพอ สรุปแล้วอัตราการถ่ายเทของอากาศภายในห้องจะเป็นตัวควบคุมอัตราการเผาไหม้ที่มีผลมากกว่าตัวการอื่น ๆ

ดังนั้นจะเห็นว่าจากขบวนการของการพัฒนาตัวเองของไฟ **อุณหภูมิที่เกิดขึ้น** ขณะไฟไหม้การกระจายของไฟ ช่วงเวลาที่เกิดไฟไหม้ และอื่น ๆ อีกนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นหลายอย่างซึ่งถ้าพิจารณาเฉพาะไฟที่เกิดขึ้นภายในอาคารมีดังนี้

- ก. ปริมาณของไฟ (Fire Load)
- ข. ตำแหน่งที่อยู่ของปริมาณไฟ
- ค. ชนิด รูปร่างและขนาดของเชื้อเพลิงหรือสิ่งซึ่งเกิดไฟได้
- ง. พื้นผิวของช่องเปิดหรือหน้าต่าง
- จ. อุณหภูมิ ความดัน และความชื้นสัมพัทธ์
- ฉ. ขนาดของห้อง
- ช. การนำความร้อนของโครงสร้าง
- ซ. ระดับการแผ่กระจายของไฟ

จากการศึกษา ที่ได้มีการค้นคว้าและหาการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วนั้น พบว่าตัวแปรต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ **ตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพล** หนาแน่น

เส้นกราฟของไฟมีลักษณะต่าง ๆ กันไป ก็คือ ปริมาณของไฟ และ พื้นที่ช่องเปิด

ปริมาณไฟ (Fire Load)

ปริมาณของไฟนิยามว่าเป็น ปริมาณความร้อนที่วัดได้จากวัสดุซึ่งติดไฟได้จนห้องหนึ่ง หรืออาจจะนิยามปริมาณไฟว่าเป็น ปริมาณความร้อนของวัสดุซึ่งติดไฟต่อพื้นที่หนึ่งตารางหน่วยถ้าพูดถึงความหนาแน่นของปริมาณไฟนั้นก็คือ วัสดุภายในปริมาณนั้นเอง ปกติแล้วค่าปริมาณไฟจะคิดต่อพื้นที่ผิวของห้อง

ในประเทศต่าง ๆ ได้มีการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของไฟในอาคารกัน อย่างกว้างขวาง วัตถุประสงค์แล้วปริมาณความร้อนของวัสดุซึ่งติดไฟนั้นจะอยู่ในรูปของน้ำหนักของวัสดุที่ให้ความร้อนออกมาเท่า ๆ กันกับปริมาณความร้อนของวัสดุนั้นเอง ปริมาณไฟสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการกระจายของวัสดุในอาคารหรือตำแหน่งของวัสดุชนิดของห้องภายในอาคารและอื่น ๆ อีก จากข้อมูลที่เก็บมาจากหลาย ๆ อาคารก็ได้มีการลงความเห็นว่าค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นของปริมาณไฟในอาคารจะมีค่าไม่ต่ำกว่า 10 บอนต์ต่อพื้นที่หนึ่งตารางมุดต่อหนึ่งชั่วโมง ซึ่งค่านี้ได้ถูกนำมาใช้กำหนดมาตรฐานไฟเพื่อใช้ในการทดสอบซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

พื้นที่ของช่องเปิด (Opening Area)

พื้นที่ของช่องเปิดมีอิทธิพลอย่างมากต่อการลุกลามของไฟ ถ้าพื้นที่ของช่องเปิดมีมากก็จะหาจุดอากาศร้อนภายในลอยตัวออกไปแล้วอากาศเย็นก็จะเข้ามาแทนที่ หากไฟไฟมีการลุกลามได้อย่างสมบูรณ์ และยังสามารถกระจายไปยังห้องข้างเคียงหรือตึกข้างเคียงได้ง่าย พื้นที่ของช่องเปิดนั้นที่ผู้ไม่ช้หมายถึงพื้นที่ของหน้าต่างและประตูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพื้นที่ที่อากาศสามารถผ่านเข้าออกภายในห้องได้อีกด้วย

จากการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น ก็จะสามารถเขียนแบบพฤติกรรมของไฟที่เกิดขึ้นจริงไฟที่ติดอยู่ ณ รูปของความสัมพันธ์ เวลา กับ อุณหภูมิ เมื่อสามารถเขียนแบบไฟได้แล้วก็สามารถกำหนดเป็นมาตรฐานไฟ เพื่อใช้ในการทดสอบหาพฤติกรรมต่าง ๆ ของวัสดุที่จะได้ก่อสร้างขึ้นหัวข้อต่อไป

เส้นโค้งมาตรฐานไฟและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับความรุนแรงของไฟ
(Standard Fire Curve and basic Theory of Fire Severity)

การที่จะทราบว่าองค์อาคารที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วนั้นจะมีพฤติกรรมอย่างไร

จะสามารถต้านทานไฟได้มากน้อยเพียงใดนั้นก็จะต้องมาจากการทดสอบทั้งสิ้น จากข้อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มูลตั้งกส่ววที่เกดซึ่นจรงกับอศกรต่ง ๗ ต่อมอซึงได้ม้การต่นศร่วเพื่อหาลัศกรร ที่จจะ
จซึ่นเป็นมตรรณไฟซึ่นมอจซึ่น ต่งนัซึงได้ม้การต่นศร่วกับนนหลย ๗ ประเศ ตามสภบัษ
ต่ง ๗ ออทึ เช่น ASTM ISO และซึ่น ๗ อีกรมกมย ได้ม้การน่นหมมตรรณไฟซึ่น
มอจซึ่นทดสอบตตมม้การสร้งลัศกรรของ ควมสัมพันธ์ระหว่งอุณหภูมิกับเวลา

(Temperature - Time Relation) เพื่อเสี้ยนแบบไฟที่เกดซึ่นจรง ๗ กับ
อศกรร จดย นกจจยช่วอเมรกอช่อ INGBERG ได้เสนอแนวควมต่งนการสร้ง
เส้นรตั้งมตรรณไฟโดยเรยกร่ว " แนวควมต่งนเกยวกับปรมมไฟ (Fire
load concept) "

FIRE LOAD CONCEPT

FIRE LOAD CONCEPT หรือแนวควมต่งนเกยวกับปรมมไฟมีซ้อ สมมุติธรม
ที่ม้ควมส่วต่งที่จจะจซึ่นการเรเดรระห้มีต่งนนี่คือ

ก. ควมทนทานไฟขององต่อศกรร ซึ่นกับ " ควมร่นแรงของไฟ "
เสี้ยนอย่างเตยวเท่านัซึ่น ควมร่นแรงของไฟส่วห้บอศกรรหรือที่จได้จกเตอไฟ ที่จซึ่น
การทดสอบซึ่นลอกเสี้ยนแบบไฟจรง ๗ นัซึ่นคือ ซึ่นที่จได้กราฟอุณหภูมิกับเวลานัซึ่นเอง

ข. ควมร่นแรงของไฟ ซึ่นอยู่กับ ควมเข้มของปรมมไฟ เสี้ยนอย่างเตยวเท

เอกสรนัเป็นเอกสรที่สงวนไว้ส่วบการใช่งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้นการค้า
ไม่ว่กรณีใดจทั้งสิ้น อีกรทั้งห้ามมิให้ต่งนเปล่งน้อหา และต่งนอ้งอ้งถึงเจ้าของเอกสรทุกคร้งที่มีกรนำไปใช้

ข้อสมมุติฐานดังกล่าวนี้ได้ง่าย และไม่ถูกต้องเท่าไรนัก เนื่องจากความรุนแรงของไฟไม่ได้ขึ้นกับความเข้มข้นของปริมาณไฟแต่เพียงอย่างเดียว จริง ๆ แล้วยังขึ้นอยู่กับพื้นที่ของช่องเปิด ชนิด และน้ำหนักของ เชื้อเพลิง คุณสมบัติทางความร้อนของกำแพง เพดาน เป็นต้น แม้กระนั้นก็ตาม ก็ถือว่าตัวประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ มีผลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ ความเข้มข้นของปริมาณไฟ จนถึงขีดที่ยังไฟไม่มีแนวความคิดอื่น ๆ ที่สามารถเขียนแบบไฟฟอสเฟสได้เท่านี้ ดังนั้นแนวความคิดเกี่ยวกับปริมาณไฟจึงยังคงเป็นที่รู้จักกันอยู่ และยังเป็นพื้นฐานในการสร้าง เส้นโค้งมาตรฐานอุณหภูมิกับเวลา อีกด้วย

ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับความรุนแรงของไฟ (Basic Theory of Fire Severity

ความรุนแรงของไฟที่เกิดขึ้นในอาคารจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวประกอบที่สำคัญสองตัวด้วยกันคือ เชื้อเพลิงหรือสิ่งที่สามารถติดไฟได้ที่อยู่ในอาคาร และ พื้นที่ของช่องเปิดภายในอาคาร แต่ตัวประกอบทั้งสองนั้นสามารถแปรเปลี่ยนได้และไม่สามารถที่จะกำหนดให้ตายตัวได้ว่าอาคารแบบนั้น ๆ จะมีค่าเป็นเท่าไร ดังนั้นการที่จะกำหนดค่าความรุนแรงของไฟ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับ อุณหภูมิของไฟที่เวลาต่าง ๆ นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา

ความรุนแรงของไฟจริง ๆ แล้วก็คือ พลังงานความร้อนที่สามารถทำลายคุณสมบัติเชิงกลทางด้านทานไฟและความทนทานไฟของวัสดุ พลังงานความร้อนนั้นก็คือ

คือ พื้นที่ใต้เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ
 แนวความคิดเกี่ยวกับปริมาณไฟที่ว่า ความรุนแรงของไฟก็คือพื้นที่ใต้เส้นโค้งอุณหภูมิกับ
 เวลา เนื่องจากเส้นโค้งอุณหภูมิกับเวลาของไฟที่เกิดขึ้นจริง ๆ นั้นจะมีลักษณะแบบหนึ่งซึ่ง
 แตกต่างจากเส้นโค้งมาตรฐานอุณหภูมิกับเวลาของ ASTM ซึ่งสามารถแปลงให้อยู่ใน
 รูปของมาตรฐานได้ โดยการกำหนดจุดพื้นที่ใต้เส้นโค้งมาตรฐานมีค่าเท่ากับเส้นโค้งของไฟ
 จริง ๆ นั่นคืออาศัยหลักการของพลังงาน โดยยกตัวอย่างการแปลงได้ดังรูปแสดง
 การแปลงความรุนแรงเสมือน ซึ่งค่า ระยะเวลาของการแปลง และ ระยะ
 เวลาของกราฟของ ASTM จะมีความแตกต่างกัน แต่พื้นที่ใต้เส้นโค้งจะมีค่าเท่ากัน

เส้นโค้งมาตรฐานอุณหภูมิกับเวลา (Standard Temperature - Time Curve)

ASTM E 119 ได้เสนอเส้นโค้งมาตรฐานอุณหภูมิกับเวลาที่มีความเข้ม
 ของปริมาณไฟใกล้เคียงกับไฟที่เกิดขึ้นจริง ๆ จนอาคารโดยมีค่าความเข้มเท่ากับ 10
 บอนต์ต่อพื้นที่หนึ่งตารางฟุตต่อหนึ่งชั่วโมง

อิทธิพลของไฟ ที่มีผลกระทบต่อวัสดุพื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็นอาคาร


วัสดุพื้นฐานที่นำมาประกอบกันเป็นโครงสร้างอาคารคอนกรีตมีขึ้นที่สำคัญคือ คอนกรีต และ เหล็ก วัสดุดังกล่าวนี้ เมื่อเวลาถูกไฟไหม้หรือความร้อน คุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญ เช่น กำลัง ความแข็งแรงหรือค่ามอดูลัสของความยืดหยุ่น การนำความร้อน และอื่น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้างทั้งสิ้น

เนื่องจาก ประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักบรรทุกหรือกำลังของโครงสร้าง และความแข็งแรงของโครงสร้างเป็นสิ่งที่น่าควรจะต้องคำนึงถึง เป็นอันดับแรกสุด ทั้งนี้เนื่องจาก การรบกวนของโครงสร้างอาจจะเกิดการวิบัติขึ้น เมื่อเราไม่อาจจะทราบได้ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะนำโครงสร้างดังกล่าวมาใช้งาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติทั้งสองข้อดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราจะมาทำการศึกษากัน อิทธิพลของอุณหภูมิที่จะมีผลต่อวัสดุพื้นฐานทั้งสองว่าจะเป็นเช่นใดบ้าง แต่จากการทดสอบที่จะกล่าวถึงและทำการวิเคราะห์ก็คือ การศึกษาว่าความร้อนจะมีผลต่อคอนกรีตอย่างไร ระยะเวลาที่ถูกเผาจะหาได้ความแข็งแรงลดลงเป็นอย่างไร


เหล็ก

กำลังและความแข็งแรงของเหล็กที่อุณหภูมิต่าง ๆ

เหล็กเมื่อถูกความร้อนที่อุณหภูมิสูง ๆ ค่ากำลังรับแรงดึงจะลดลง ค่ากำลังคลาก และค่ามอดูลัสยืดหยุ่นของเหล็ก เสร็จและลวดยึดแรงจะมีค่าลดลงอย่างมาก จนบางครั้ง



กำลังคลากของลวดอัดแรงที่อุณหภูมิต่างๆ




ผลกระทบของการแปรเปลี่ยนค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ในช่วง 0.3-0.7 ต่อการลดลงของค่ากำลังอัดที่อุณหภูมิต่างๆ

————— W/C = 0.45

- - - - - W/C = 0.30

- · - · - W/C = 0.65


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ผลกระทบของการแปรเปลี่ยนมวลรวมที่ใช้ในการผสมคอนกรีตที่มีต่อการลดลงของค่ากำลังอัดที่อุณหภูมิต่างๆ

- Lightweight agg.
- Limestone agg.
- Siliceous agg.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตที่อุณหภูมิต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อาจจะลดลงมา 50 % เลขที่เดี่ยว

คอนกรีต

กำลังของอุณหภูมิของคอนกรีตที่อุณหภูมิต่าง ๆ

กำลังของคอนกรีตแบ่งออกเป็น กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง กำลังรับแรงเสี้ยน และที่คล้ายอีกอันหนึ่งก็คือ กำลังยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริม จนที่ได้จะหาการวิเคราะห์ถึง กำลังรับแรงอัดที่อุณหภูมิสูง (400 องศาเซลเซียส)

กำลังรับแรงอัดของคอนกรีต เมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูง จะมีค่าลดลงซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวคล้ายกับของเหล็ก เนื่องจากกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตขึ้นกับค่าอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ แต่เนื่องจากงานวิจัยที่ได้มีการค้นคว้ามาแล้วนั้น พบว่าค่าอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ จะไม่มีอิทธิพลต่อค่าลดลงของกำลังของคอนกรีตที่อุณหภูมิสูงหรืออื่นนอกจากนี้พบว่า เมื่อใช้มวลรวมต่างชนิดกันมาผสมคอนกรีต แล้วหาการทดสอบแรงที่อุณหภูมิสูง เช่น ส่วนผสมของมวลรวมคาร์บอนेट โลสม์สจอน จิตราเมต์ เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเปลี่ยนแปลงสีของคอนกรีตตามอุณหภูมิต่าง ๆ

คอนกรีตที่ดูกาไฟเผาไปแล้วนั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวของคอนกรีตไปเป็นสีต่าง ๆ ตามระดับของอุณหภูมิต่าง ๆ

ตาราง แสดงสีผิวของคอนกรีตเมื่อเวลาถูกไฟไหม้ที่ระดับอุณหภูมิต่าง ๆ กัน

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	สีของคอนกรีต
300	ปกติไม่มีเปลี่ยนแปลง
300-600	ชมพู - แดง
600-950	เทาขาว (White - Gray)
950	เหลืองค้ำ (Buff)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การหลุดกระโหลกของคอนกรีต (Spalling)

การหลุดกระโหลกของคอนกรีตส่วนใหญ่จะมาจาก 2 สาเหตุหลักดังนี้คือ

ก. คอนกรีตอัดตัว (Excessive Compression)

เนื่องจากโครงสร้างคอนกรีตมีความหนา เมื่อคอนกรีตถูกความร้อนผิวชั้นนอกจะร้อนกว่าผิวชั้นในทำให้เกิดการขยายตัวมากกว่า แต่การขยายตัวนี้จะถูกด้านหนาและยึดรั้งไว้โดยผิวชั้นในที่เย็นกว่า หากมีแรงอัดเกิดขึ้นที่ผิวชั้นนอก ภายใต้อิทธิพลของแรงอัดที่เกิดขึ้นสูงกว่าค่ากำลังสูงสุดของคอนกรีตจะหาให้คอนกรีตที่ผิวนอกหลุดกระโหลกออกมาได้

ข. แรงดันของไอน้ำภายในคอนกรีต เนื่องจากคอนกรีต เป็นของผสมที่มีน้ำอยู่มาก ดังนั้นเมื่อคอนกรีตถูกเผาไหม้ ไอน้ำที่ผิวนอกบางส่วนจะระเหยออกมา และมีส่วนถูกใส่เข้าไปในแกนกลาง ผิวชั้นนอกที่สูญเสียน้ำก็จะแห้งและเปราะ และเป็นตัวกันน้ำให้ไอน้ำภายในระเหยออกมา เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแรงดันไอน้ำก็จะสูงขึ้นด้วย หากแรงดันเมื่อคอนกรีตได้แตกออกหรือระเบิดออกมาได้

จากความรู้ดังกล่าว พบว่าอุณหภูมิเผาไหม้ ประมาณ 500 องศาเซลเซียส ค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตจะลดลงอย่างมากประมาณ 50% นั้นแสดงให้เห็นว่า ค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของคอนกรีต ก็จะมีค่าลดลง แต่ยังสามารถรับน้ำหนักของตัวเองอยู่ได้ แต่ถ้าคอนกรีตส่วนที่ถูกเผา ถูกทิ้งไว้เป็นเวลานาน ๆ ulyam มี


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การซ่อมแซม กาลังรับฟ้าทให้ภรรทุกตั้งกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้น . เป็นสิ่ง
 ที่น่าพิจารณาและน่าสนใจที่จะต้องหาการศึกษาต่อไป





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การระเหยของตัวอย่างคอนกรีต และการหลุดกระเทาะ



คอนกรีตแตกกระเป๋าค

- ผิวคอนกรีต มีน้ำกลายเป็นไอน้ำระเหยออกได้ง่าย
- ที่บริเวณคอนกรีตไปข้างใน ไอน้ำจะถูกไล่เข้ามาแทนใน
- เมื่อผิวแห้ง จะเปราะ ไอน้ำข้างในออกมาไม่ได้
- เมื่อมีการเพิ่มอัตราการให้ความร้อน
- แรงดันทางจึงพยายามดันคอนกรีตออกทุกทิศทาง.



การสูญเสียกำลังของคอนกรีต

ในตัวอย่างคอนกรีต หรือในคอนกรีตธรรมดาทั่วไป ถ้าอายุไม่มากนัก ในเนื้อคอนกรีต จะมีช่องว่างซึ่งเต็มไปด้วยน้ำ ซึ่งจะแตกต่างจาก คอนกรีตเก่าโดยทั่วไปของอาคาร

คอนกรีตในธรรมชาติ



ซีเมนต์เฟลต


วัสดุมวลรวมหยาบ


วัสดุมวลรวมละเอียด

ส่วนประกอบที่ไฟจะมีผลกระทบบมากที่สุดคือ


ซีเมนต์เฟลต

ส่วนประกอบของซีเมนต์เฟลต





แต่เมื่อมีความรุนแรงของไฟมาก (ถูกเผาไหม้)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การตรวจสอบอาคารที่เกิดการชำรุดเนื่องจากสภาพใหม่

เมื่อเกิดสภาพใหม่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้น มักจะมีปัญหาตามมาว่าโครงสร้างนั้นจะยังคงใช้งานได้ครบตลอดภัยหรือไหม เพราะบางที่ดูเดิน ๆ เหมือนกับว่าตัวโครงสร้างยังอยู่บนสภาพดี เช่นแต่แผ่นพื้นจะแอ่นข้าง และปูนฉาบมักจะกระเทาะออกมาเป็นส่วนใหญ่

ปกติสำนักงานแห่งคอนกรีตบดอัดความร้อนโดยตรง จะพบว่ากำลังตกลงไปมากดังจะเห็นได้จากผลการทดลองที่ประเทศเยอรมัน ใน พ.ศ. 2473 ฤดูร้อนแห่งลูกบาศก์ขนาด 10 ซม. 15 ซม. ปะขึ้น 7 วัน แล้ววัดความร้อนเป็นเวลา 10 ชั่วโมง ได้ผลดังนี้คือ

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	% การลดลงของกำลังอัด
300	12
500	50
670	82

แต่การทดลองดังกล่าว กระทำกับชิ้นส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น ซึ่งเมื่อเวลาพอจะได้รับ ความร้อนจัดพร้อมกันทุกด้าน แต่จนโครงสร้างที่จริงไปไม่ได้ เพราะเพียงบางส่วนบางด้านเท่านั้น ทั่วๆไปเกิดการถ่ายเทความร้อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ฉะนั้นกำลังของคอนกรีตในโครงสร้างอาจไม่ลดลงมาก เหมือนที่ปรากฏในผลจากห้องทดลอง

เมื่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสภาพใหม่ ส่วนของคอนกรีตที่เสื่อมสภาพมากที่สุด

สุดท้ายแต่ผิวนอกที่หุ้มเหล็กเสริมและมันก็จะหลุดออก แต่ภายในที่มีได้ถูกกับไฟ
 โดยตรงมันก็ยังแข็งแรงต่อไปหรือองค์อาคารคอนกรีตที่มีบุฉาบหุ้ม เมื่อถูกไฟไหม้ขนาดไม่รุนแรง
 หนัก มันก็จะเสียหายเฉพาะบุฉาบเท่านั้น เพื่อคอนกรีตภายในมันก็ยังต่อไปจนสภาพดี
 อย่างไรก็ตามหากประสงค์จะนำอาคารที่ถูกไฟไหม้แล้วต่อไป ก็ควรจะทำการทดสอบ
 คุณภาพของวัสดุที่นำโครงสร้าง ตลอดจนทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจนเป็น
 ที่แน่ ๆ จะว่างานได้โดยปลอดภัย

จนจบบางกรณี ที่มีปัญหาว่าอาคารที่ถูกไฟไหม้แล้วจะมีความมั่นคงหรือไม่ที่จะใช้งาน
 ได้โดยปลอดภัย อาจทำการตรวจประเมินเบื้องต้นง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของอาคาร เช่น มีคาน พื้น หรือเสาใดบ้างที่ชำรุด พัง
 ก่ออิฐไว้มากน้อยเพียงใด บุฉาบหลุดกระเทาะบ้างหรือไม่
2. นำตัวอย่างเหล็กเสริมที่ถูกความร้อนจัดไปทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อ
 ดูว่าเหล็กเสริมดังกล่าวยังมีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น จุดคานงัด แรงดึงประลัย เบอร์เซินต์
 ส่วนยืด ยืดดึง เต็มหรือไม่หรือเสื่อมไปบ้างแต่ยังคงสามารถรับหน่วยแรงต่าง ๆ ได้โดย
 ปลอดภัยหรือเสื่อมมากจนอาจเกิดอันตรายหากใช้งานต่อไป
3. ใช้เครื่องมือเจาะ ๆ เอาแก่นตัวอย่างพื้นคอนกรีตไปทำการทดสอบ
 ห้องปฏิบัติการ เพื่อหาค่ากำลังสูงสุด
4. ให้นำองค์อาคารที่ไม่สามารถเจาะเอาแก่นไปทดสอบได้ เช่น คาน และเสา
 ก็ตรวจทำการทดสอบด้วยเครื่องมือเรียกว่า concrete test hammer
5. เมื่อทำการทดสอบตามข้อ 2 ถึง 4 เรียบร้อยแล้ว ถ้าปรากฏว่า คอนกรีต
 และเหล็กเสริมยังมีคุณสมบัติพอที่จะใช้งานต่อไปได้ ก็ควรทำการทดสอบขั้นสุดท้ายโดยวิธี
 ทดลองบรรทุกน้ำหนัก เพื่อทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างทั้งหมดพร้อมๆ กันอีกชั้น
 หนึ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตั้งขึ้นอาจสรุปหลักการและแนวทางในการสำรวจได้ว่า

การสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างส่วนที่เสียหายจากอัคคีภัย และความเสียหายอื่น เนื่องมาจากการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ มีหลักการและแนวทางในการสำรวจเป็นขั้นตอนดังนี้

- 1 การสำรวจจัดทำแผนผังโครงสร้างของอาคารทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อกำหนดองค์อาคารต่าง ๆ ได้แก่ พื้น เสา ของทุก ๆ ชั้น เพื่อประกอบการอ้างอิง
- 2 การสำรวจโครงสร้างองค์อาคาร เพื่อตรวจสอบลักษณะที่แท้จริงที่ปรากฏ เปรียบเทียบกับแบบที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อันได้แก่ ขนาดของเหล็ก เหล็กเสริม ตาม เสาและพื้น
- 3 การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุก่อสร้างที่ได้รับ ความเสียหายจากอัคคีภัย ได้แก่ คอนกรีต และเหล็กเสริม โดยทำการทดสอบในสถานที่ และเก็บรวบรวมชิ้นส่วนตัวอย่างไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ ความแข็งแรงที่ลดลงของวัสดุก่อสร้างที่เสียหายจากอัคคีภัยจะวัด เปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างที่ไม่ถูกอัคคีภัยในอาคารเดียวกัน

วิธีการทดสอบที่ใช้อ้างอิงจากมาตรฐานของ ASTM Standard อันประกอบด้วย

- 1 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต ณที่ uly uly " เป็นยี่งตอนกรีต " หรือ Rebound Hammer (RH)
- 2 การตัดเหล็กเสริมไปทดสอบหากลึงดึงและอัตราการยืดตัวในห้องปฏิบัติการ Tension Test of Reinforcement

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่างผลการสำรวจความเสียหายขององค์อาคาร


พื้นตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้นตาดฟ้าของอาคารทุกห้อง เกิดการแตร้าวเป็นขนาด คอนกรีต บางส่วนหลุดร่อนถึงชั้น เหล็กเสริม ตามส่วนที่เหลือมีรอยร้าว บนาคตั้งแต่ชั้น 1-3 เกิด การแยกตัวออกจากผนัง

การทดสอบคอนกรีตและเหล็กเสริม ผลการทดสอบคอนกรีตโดยวิธี Schmidt Hammer อย่างไม่ตรงตามค่าจากการประมาณค่าดังนี้ ไม่อาจเชื่อถือได้มากนัก

สำหรับผลการทดสอบเหล็กพบว่าขนาดของ เหล็กที่วัดได้จริงไม่เป็นไปตามขนาดที่ระบุ บนเหล็กเส้นนั้น พื้นที่เหล็กเสริมต่ำกว่าที่ระบุ

นอกจากนี้ยังคาดว่ายังมี ความเสียหายลักษณะอื่น ๆ อีก เช่น การสูญเสียแรงยึด เหล็กจระหว่งคอนกรีตกับเหล็กเสริม และการเสียกำลังในระยะยาวของคอนกรีต เป็นต้น

นอกจากคอนกรีตและเหล็กเสริมแล้ว ส่วนอื่น ๆ ในอาคาร เช่น ผนัง ประตู หน้าต่าง และ โครงสร้างหลังคาไม้ ได้รับ ความเสียหายจากอัคคีภัยจนหมดสภาพการใช้งาน



ขอบเขตของการทดสอบ

- strength ของคอนกรีตที่ใช้งานโดยที่วามมีค่า 180 kg/cm^3
 (เพื่อที่คอนกรีตที่จะนำมาทดสอบมีกำลังการรับน้ำหนักเท่ากันหมดตรวจเช็คคอนกรีตแบบ ready mixed เพื่อที่จะไม่เกิด error ขึ้นในการทดสอบเพราะว่าการ set การรับกำลังของคอนกรีตที่ตั้งที่มีความสำคัญมากในการพิจารณาการรับกำลังของคอนกรีตหลังการเผาไหม้คอนกรีตที่จะนำมาทดสอบจะมีค่า strength ที่แตกต่างกันทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดและยุ่งยากอย่างมาก) แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

- ช่วงอุณหภูมิของการเผาไหม้เท่ากับ 400 , 500 องศาเซลเซียส
- ช่วงเวลาการเผาในอุณหภูมิของการเผาตั้งที่ใช้เวลา 1 , 2 , 3 , 4 ชั่วโมง
- ระยะเวลาการทดสอบหลังการบ่มเป็นเวลา 28 วัน การทดสอบครั้งละ 6 ตัวอย่าง

จำนวนคอนกรีตตัวอย่างที่ทดสอบในแต่ละครั้งเท่ากับ 6 ตัวอย่าง


จำนวนคอนกรีตตัวอย่างที่ทดสอบทั้งหมดเท่ากับ 33 ตัวอย่าง

แห่งคอนกรีตตัวอย่างที่ใช้งานการทดสอบจะใช้แบบทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 cm สูง 30 cm

การเทคอนกรีตตัวอย่างที่ใช้ 3 ชั้น กระทุ้ง 25 ครั้ง บาดหน้าให้เรียบ หากการบ่มเป็นเวลา 28 วัน ตามมาตรฐาน ASTM C 192-79

การศึกษาคงทนแรงของไฟ

จาก ระยะความทนทานไฟขั้นต่ำ ตามมาตรฐาน ASTM E 119 กำหนดไว้คือ ระยะเวลาเท่ากับ 1 ชั่วโมง นั่นคือการเผาไฟลวกที่จะไม่ต่ำกว่าเวลา 1 ชั่วโมง



ซึ่งคอนกรีตที่ถูกเผาไหม้ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับความทนแรง ที่อุณหภูมิปานกลาง 400 องศาเซลเซียส อิทธิพลความทนแรงของไฟ จะสามารถกำหนดได้ โดยทั่วไปคือ ระยะเวลาของการเผาไหม้ เพราะฉะนั้น เมื่อเราศึกษาในระดับความทนแรงปานกลางคือ อุณหภูมิประมาณไม่เกิน 500 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับดังกล่าว การทดสอบก็จะทำการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ และศึกษา อิทธิพลความทนแรงของไฟ เมื่อเผาไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง หรือมากกว่า เพื่อนำผลมาศึกษา ว่าจะมีผลกระทบต่อการรับกำลังของคอนกรีตอย่างไรบ้าง

การดำเนินการทดสอบ

1. DESIGN ส่วนผสมของคอนกรีต ตัดยกำหนด ULTIMATE STRENGTH ที่ 28 วัน เท่ากับ 180 KSC
2. ทาการผสมแม่ MOLD ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร
3. ค้างเอาไว้ 1 วัน ถอดแบบ MOLD ออก แล้วบ่มทิ้งเอาไว้จนหน้า เป็นเวลา 28 วัน นำขึ้นจากน้ำตั้งไว้แห้งหนึ่งวัน
4. TEST STRENGTH โดยนำตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวออกมา 7 ตัวอย่าง เพื่อทำการทดสอบการรับกำลังของคอนกรีตที่ 28 วัน
5. จัดบันทึก จำนวน STRENGTH หมายเลข หน้าหลัก เส้นผ่านศูนย์กลาง ของแท่งคอนกรีต
6. นำแท่งตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 3 ตัวอย่าง ไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2, 3, 4 ชั่วโมง (แต่เกิดการระเบิด ก่อนที่อุณหภูมิ 440 องศาเซลเซียส ในการทดสอบ)
7. นำแท่งตัวอย่างคอนกรีต ไปเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2, 3, 4 ชั่วโมง ทาการชั่งน้ำหนักและวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนทาการเผา
8. ขณะทาการเผาคอนกรีตวัดอุณหภูมิเป็นเชิงเส้น เริ่ม อุณหภูมิจนเตาสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งคงที่ จนระดับ 400, 500 องศาเซลเซียสตามลำดับ เป็นเวลาดังที่ตามที่กำหนดเอาไว้ จากนั้นดับไฟและดึงคอนกรีตให้เย็นตัวอย่าง เต่าเผาทิ้งเอาไว้เป็นเวลาหนึ่งคืน
9. หลังจากนั้นก็นำแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่ได้รับการเผาแล้ว มาทาการผึ่งให้ เย็น แล้วจึงนำมาทาการทดสอบ การรับกำลังรับแรงอัด ของแท่งตัวอย่างคอนกรีต
10. บันทึกผลการทดสอบเกี่ยวกับ จำนวน STRENGTH หมายเลข หน้าหลัก เส้นผ่านศูนย์กลาง ของแท่งคอนกรีต
11. ผลต่าง ๆ ที่ได้ทาการบันทึกมาทาการวิเคราะห์และประมวลผล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อัตราส่วนผสมของคอนกรีต

W/C = 0.70 DESIGN CONCRETE STRENGTH ที่ระยะเวลา
28 วัน = 180 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ส่วนผสมของคอนกรีต

ปูนซีเมนต์	50	กิโลกรัม
ทราย	180	กิโลกรัม
หิน	180	กิโลกรัม
น้ำ	35	ลิตร (1 ลิตร/กิโลกรัม)
รวมน้ำหนักทั้งหมด	445	กิโลกรัม

กำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน = 157 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
จาก การทดสอบแห้งตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 7 ตัวอย่าง
ได้ผลค่าดังนี้

ตัวอย่างที่ 1	147.18	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
2	157.32	..
3	166.86	..
4	170.68	..
5	172.79	..
6	145.2	..
7	144.99	..
ค่าเฉลี่ยกำลังรับแรงอัด	= 157.8614	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากมีให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การประมวลผล

ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาที่ เพิ่มขึ้นและความร้อนที่ เพิ่มขึ้นของ เต่าเผา และกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาที่ เพิ่มขึ้นและความร้อนที่ เพิ่มขึ้นของ เต่าเผา

เวลาที่ เพิ่มขึ้น

อุณหภูมิที่ เพิ่มขึ้นตามเวลา

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาที่ใช้งานการเผา


กราฟความสัมพันธ์ของความรุนแรงของไฟ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กราฟแสดงการรับกำลังของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง
เมื่อบ่มทิ้งไว้เวลา 28 วัน

strength σ



obs	TEM	T1	T2	T3	T4
1	100.0000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000
2	150.0000	0.000000	7.000000	7.000000	5.000000
3	200.0000	1.300000	16.00000	13.00000	7.000000
4	220.0000	2.000000	26.00000	21.00000	9.000000
5	240.0000	2.300000	33.00000	25.00000	11.00000
6	260.0000	3.100000	45.00000	33.00000	13.00000
7	280.0000	4.050000	58.00000	40.00000	20.00000
8	300.0000	5.200000	68.00000	50.00000	29.00000
9	320.0000	7.200000	81.00000	65.00000	40.00000
10	340.0000	13.00000	87.00000	75.00000	52.00000
11	360.0000	21.00000	99.00000	90.00000	62.00000
12	380.0000	30.00000	112.0000	107.0000	75.00000
13	400.0000	41.00000	125.0000	123.0000	90.00000
14	400.0000	101.0000	245.0000	320.0000	330.0000
15	380.0000	102.0000	246.0000	321.0000	332.0000
16	360.0000	104.0000	247.0000	323.0000	337.0000
17	340.0000	107.0000	248.0000	327.0000	345.0000
18	320.0000	109.0000	250.0000	331.0000	354.0000
19	300.0000	112.0000	253.0000	340.0000	362.0000
20	280.0000	122.0000	260.0000	345.0000	400.0000
21	260.0000	135.0000	270.0000	353.0000	430.0000
22	240.0000	153.0000	290.0000	364.0000	470.0000
23	220.0000	176.0000	320.0000	381.0000	520.0000
24	200.0000	206.0000	360.0000	400.0000	580.0000
25	150.0000	246.0000	410.0000	431.0000	660.0000
26	100.0000	296.0000	470.0000	500.0000	720.0000
27	NA	0.000000	0.000000	0.000000	NA
28	NA	0.000000	0.000000	0.000000	NA

TEM = TEMPERATURE LEVEL (องศาเซลเซียส)

T1 = TIME TO INCREASE AND DECREASE TEMPERATURE
FOR CONCRETE SAMPLE FIRED AT 400 °C 1 HOURS

T2 = TIME TO INCREASE AND DECREASE TEMPERATURE
FOR CONCRETE SAMPLE FIRED AT 400 °C 2 HOURS

T3 = TIME TO INCREASE AND DECREASE TEMPERATURE
FOR CONCRETE SAMPLE FIRED AT 400 °C 3 HOURS


T4 = TIME TO INCREASE AND DECREASE TEMPERATURE
FOR CONCRETE SAMPLE FIRED AT 400 °C 4 HOURS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


number of sample	strength 28 day	400 C 1 HR	400C 2 HR	400 C 3 HR	400 C 4 HR	500 C 30 MIN
1	147.18	152.85	142.675	135.124	108.45	126.308
2	157.32	151.296	137.864	128.541	111.511	147.32
3	166.86	150.594	156.144	142.32	117.011	explode
4	170.68	160.564	143.571	135.42	95.411	
5	172.79	155.939	142.101	127.641	136.05	
6	145.21	140.559	153.1	137.124	118.259	
7	144.99					
sum	1105.03	911.802	875.455	806.17	686.692	273.628
mean	157.8614	151.967	145.9092	134.3617	114.4487	136.814
%	0	3.733908	7.571346	14.88631	27.50054	13.33284




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น. ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

=====

PER,PER 0.000412

=====

Residual Plot

obs RESIDUAL ACTUAL FITTED

obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
1	0.38238	1.00000	0.61762
2	0.74764	2.00000	1.25236
3	0.53769	3.00000	2.46231
4	-0.54881	4.00000	4.54881

SMPL 1 - 4

4 Observations

LS // Dependent Variable is NUM

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
PER	0.1654080	0.0202878	8.1530665	0.004
R-squared	0.740905	Mean of dependent var		2.500000
Adjusted R-squared	0.740905	S.D. of dependent var		1.290994
S.E. of regression	0.657134	Sum of squared resid		1.295477
Durbin-Watson stat	1.048235	Log likelihood		-3.420923

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SMPL 1 - 4
4 Observations

Series	Mean	S.D.	Maximum	Minimum
PER	13.423026	10.463249	27.500540	3.733908

	Covariance	Correlation
PER,PER	82.109691	1.0000000

obs	PER
1	0.000000
2	3.733908
3	7.571346
4	14.88631
5	27.50054
6	NA



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```
=====
obs      S1
=====
1      152.8500
2      151.2960
3      150.5940
4      160.5640
5      155.9390
6      140.5590
=====
```

```
SMPL      1 - 6
6 Observations
```

```
=====
Series      Mean      S.D.      Maximum      Min
=====
S1      151.96700      6.6774619      160.56400      140.
=====
Covariance      Correlatio
=====
S1,S1      37.157081      1.0000000
=====
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

STRENGTH OF CONCRETE SAMPLE (KSC)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

=====
obs      S2
=====
1      142.6750
2      137.8640
3      156.1440
4      134.5710
5      142.1010
6      153.1000
=====

```

```


SMPL      1  -  6
6 Observations

```

Series	Mean	S.D.	Maximum	Minimum
S2	144.40917	8.4994196	156.14400	134.57100
		Covariance	Correlation	
S2, S2	60.200112		1.0000000	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

STRENGTH OF CONCRETE SAMPLE (KSC)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

=====
obs      S3
=====
1      135.1240
2      128.5410
3      142.3200
4      135.4200
5      127.6410
6      137.1240
=====

```

```

SMPL      1 -      6
6 Observations

```


```

=====
Series      Mean      S.D.      Maximum      Minimum
=====
S3          134.36167    5.5084366    142.32000    127.64100
=====
Covariance      Correlation
S3,S3          25.285729    1.0000000
=====

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

STRENGTH OF CONCRETE SAMPLE (KSC)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

=====
obs          S4
=====
 1          108.4500
 2          111.5110
 3          117.0110
 4           95.41100
 5          136.0500
 6          118.2590
=====

```

```

SMPL      1  =  6
6 Observations

```


```

=====
Series      Mean      S.D.      Maximum      Minimum
=====
S4          114.44867    13.377208    136.05000    95.411000
=====
Covariance      Correlation
=====
S4,S4          149.12475      1.0000000
=====

```


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

STRENGTH OF CONCRETE SAMPLE (KSC)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

STRENGTH OF CONCRETE SAMPLE (NSC)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PERCENT DECLINE OF CONCRETE STRENGTH



PERCENT DECLINE OF CONCRETE STRENGTH FIRE AT 400 °C

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

WEIGHT OF SAMPLE BEFORE FIRED

number of sample	400 C 1 HR	400C 2 HR	400 C 3 HR	400 C 4 HR	500 C 30 MIN
1	12.215	12.803	13.011	12.83	12.212
2	12.275	12.391	12.078	12.452	12.18
3	12.132	12.147	12.245	12.085	EXPLOSE
4	12.234	12.258	12.082	12.913	
5	12.196	12.165	12.252	12.923	
6	12.235	12.305	12.204	12.151	

WEIGHT OF SAMPLE AFTER FIRED

number of sample	400 C 1 HR	400C 2 HR	400 C 3 HR	400 C 4 HR	500 C 30 MIN
1	11.544	11.68	12.212	12.095	11.805
2	11.527	11.054	11.381	11.87	11.831
3	11.403	11.462	11.539	11.312	EXPLOSE
4	11.549	11.573	11.347	12.085	
5	11.253	11.448	11.574	11.39	
6	11.191	11.562	11.482	11.394	


LOOSED OF CONCRETE SAMPLE WEIGHT

number of sample	400 C 1 HR	400C 2 HR	400 C 3 HR	400 C 4 HR	500 C 30 MIN
1	0.671	1.123	0.799	0.735	0.407
2	0.748	1.337	0.697	0.582	0.349
3	0.729	0.685	0.706	0.773	EXPLOSE
4	0.685	0.685	0.735	0.828	
5	0.943	0.717	0.678	1.533	
6	1.044	0.743	0.722	0.757	
SUM	4.82	5.29	4.337	5.208	0.756
MEAN	0.803333	0.881667	0.722833	0.868	0.378

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


fire sample at 400 °c 1 hr.

loosed of concrete sample weight



fire sample at 400 °c 2 hr.

loosed of concrete sample weight




1

weight loose per sample (kg)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

fire sample at 400 °c 3 hr

loosed of concrete sample weight



1


weight loosed per sample (kg)

number of sample

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

fire sample at 400 °c 4 hr

loosed of concrete sample weight




1

weight loosed per sample (kg)

number of sample

mean of sample weight in perc. loosed weight (%)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DENSITY OF CONCRETE BEFORE FIRE (KG/M³)

number of sample	400 C 1 HR	400C 2 HR	400 C 3 HR	400 C 4 HR	500 C 30 MIN
1	2304.092	2415.006	2454.24	2420.099	2303.526
2	2315.41	2337.291	2278.25	2348.797	2297.49
3	2288.436	2291.266	2309.751	2279.571	EXPLOSE
4	2307.676	2312.203	2279.005	2435.755	
5	2300.508	2294.661	2311.072	2437.641	
6	2307.865	2321.069	2302.017	2292.02	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DENSITY OF CONCRETE AFTER FIRED (KG/M³)

number of sample	400 C 1 HR	400C 2 HR	400 C 3 HR	400 C 4 HR	500 C 30 MIN
1	2177.523	2203.176	2303.526	2281.457	2226.755
2	2174.316	2085.095	2146.776	2239.016	2231.659
3	2150.926	2162.055	2176.58	2133.761	EXPLOSE
4	2178.466	2182.993	2140.363	2279.571	
5	2122.632	2159.415	2183.182	2148.474	
6	2110.937	2180.918	2165.828	2149.229	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


LOOSED OF CONCRETE SAMPLE DENCITY (KG/M³)

number of sample	400 C 1 HR	400C 2 HR	400 C 3 HR	400 C 4 HR	500 C 30 MIN
1	126.5695	211.8294	150.7139	138.6417	76.77164
2	141.0938	252.1958	131.4738	109.7816	65.83121
3	137.5099	129.2102	133.1714	145.8095	EXPLOSE
4	129.2102	129.2102	138.6417	156.1841	
5	177.8763	135.2463	127.8899	289.1669	
6	196.9277	140.1507	136.1895	142.7915	
SUM	909.1875	997.8427	818.0801	982.3752	142.6028
MEAN	151.5312	166.3071	136.3467	163.7292	71.30142

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MEAN OF LOOSED CONCRETE DENCITY

LOOSED DENCITY (KG/M³)



1

LOOSED DENCITY (KG/M³)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทสรุป

กำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคอนกรีตอื่นจะเป็นสิ่งกำหนดถึงคุณสมบัติใช้งานอื่น ๆ เป็นต้นว่า การรับกำลังแบบอื่น ๆ จะเป็นสัดส่วนกับกำลังต้านทานแรงอัด ซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วว่าการออกแบบจะอาศัย การกำหนดชั้นแรกเริ่ม โดยการใช้กำลังรับแรงอัดเป็นตัวบอก หลังจากที่มีการหล่อคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีการนำตัวอย่างคอนกรีตที่หล่อสำหรับทดสอบ มาหาหารทดสอบการรับกำลังตามแบบมาตรฐานที่กำหนดตามแบบต่าง ๆ แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ การทดสอบตามแบบของ ASTM การทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่ผ่านการเผาไหม้ ที่ระดับอุณหภูมิปานกลาง คือ ที่ระดับอุณหภูมิประมาณ 400 - 500 องศาเซลเซียส โดยที่ผลิกรรมของการทดสอบ การเผาไหม้ของคอนกรีต ที่อุณหภูมิขึ้นสูงของ 500 องศาเซลเซียส จากตัวอย่างทั้ง 3 ตัวอย่าง จะปรากฏว่าเกิดการระเบิด 1 ตัวอย่าง และได้ทำการทดสอบการรับกำลังอัดของคอนกรีตนั้น

จากตัวอย่างที่ทดสอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ปรากฏว่าเกิดการระเบิดของแท่งคอนกรีต จะมีผลมาจากการเผาไหม้ที่ความรุนแรงของไฟ (ศึกษาจากความสัมพันธ์ ของอุณหภูมิกับเวลา) สูง คือ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มีปริมาณมากจนอัตราเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง และพื้นที่ผิวนาด ระยะเวลาก่อนการเริ่มก่อตัวของไฟ ดังได้กล่าวมาแล้วจาก ขบวนการเกิดเพลิงไหม้ และปรากฏว่าเมื่อนำแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่เหลือมาทดสอบ การรับกำลังอัดของคอนกรีตก็จะลดลง ถึง 13.33 % เลยทีเดียว

ตัวอย่างคอนกรีตที่ได้ทำการทดสอบโดยการเผาไหม้กับไฟ ที่ระดับอุณหภูมิปานกลาง คือ 400 องศาเซลเซียส และเวลาที่ ช่วงของการเผาไหม้ ของการทดสอบแตกต่างกันไป ปรากฏว่าเกิดผลกับการลดลงของการรับกำลังของคอนกรีตที่ถูกไฟเผา คือ เมื่อช่วงระยะเวลาการเผาไหม้ของการทดสอบ ยี่งนานหรือ ใช้นานมากขึ้น ๆ กำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ก็จะลดลงตามลำดับ คือจาก เบอร์เซนต์การลดลงของกำลังรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

แรงอัดคอนกรีต 3 , 8 , 15 , 28 เบอร์เซนต์ ตามลำดับ แสดงว่า ระยะ

ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. อิทธิพลของระยะเวลาในการดูภาพโฆษณาของคอนกรีต ในช่วงของการ
 เฝ้าห่ม หากดูถี่ๆ ระยะเวลา มาก ๆ จะหาจุด เบอร์เซนต์ การลดลงของกำลังคอนกรีตก็จะ
 มากไปด้วย

4. อิทธิพลของอุณหภูมิยิ่งมีค่าสูงมาก กำลังการรับน้ำหนักของคอนกรีตก็จะ
 ลดลงมากกว่าที่อุณหภูมิต่ำกว่า



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารหนังสืออุเทศน์

คอนกรีตเทคโนโลยี
เรื่องของคอนกรีต

วินิต ช่อวิเชียร พิมพ์ครั้งที่เจ็ด
บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด
2974 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ฯ

มาตรฐานการตรวจสอบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
คู่มือการตรวจสอบคอนกรีต

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

* มาตรฐานและวิธีทดสอบคอนกรีต
and Material

Method of Fire Tests of Building Construction
สมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน ASTM E119

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้