

พฤติกรรมของเสาสั้นเมื่อเสริมเหล็ก เกินมาตรฐาน ว.ส.ท. (8%)

โดย

นายไพศาล ลอยลาวัลย์

นายสมคิด ฉัตรสุวรรณกิจ

ปริญญาานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2532

หน้าอนุมัติ




ภาควิชา เทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี-พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้นับรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม การก่อสร้าง

.....
(อาจารย์ สุรศักดิ์ หวังเจริญ)

หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีการก่อสร้าง

กรรมการวัดผลการวิจัย



..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ อำนวย พานิชกุลพงศ์)

..... กรรมการ

(อาจารย์ สุพจน์ ศรีนิล)

..... กรรมการ

(อ.คร. ศรีกริช หิรัญมาศ)

..... กรรมการ

(อาจารย์ วิบูลย์ วุฒิชยาณ)

..... กรรมการ

(อ.ศ. ศิริวัฒน์ ไชยชนะ)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ศิลป์ชัย จานสุวรรณ)

..... กรรมการ

(อาจารย์ เกษม อมันตกุล)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ศักดิ์ชัย สถานพงศ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่เสียประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

เนื่องจากเสาเป็นส่วนที่รับน้ำหนักของอาคาร เพื่อถ่ายลงไปสู่รากฐาน
ดังนั้น เสาจึงเป็นส่วนของอาคารที่มีความจำเป็นต่อรับน้ำหนักจากอาคารให้
โค เมื่อหน้าหนักจากอาคารมีขนาดมาก เช่น ในอาคารสูงต่าง ๆ จำเป็นจะ
ต้องใช้เสาที่มีขนาดหน้าตัดใหญ่ และเหล็กที่เสริมก็จะมีปริมาณมากเหมือน
กัน เพื่อจะโคลดขนาดของเสาลงไบบาง ซึ่ง ว.ส.ท. กำหนดไว้ว่าให้เสริม
เหล็กโคมากที่สุดเป็นปริมาณ 8% ของพื้นที่หน้าตัดเสา เพื่อการหางานที่สะดวก
แต่บางโอกาส เช่น ที่จุดคอของเสา ถ้าแต่ละส่วนเสริมเหล็กเกิน 4% แล้วนำ
มาต่อเหล็กทาบกัน จะทำให้เกิดเปเปอร์เช่นค้เหล็กเสริมเกิน 8% ซึ่งเป็นที่ทราบ
ก็อยู่แล้วว่า คอนกรีตเป็นส่วนที่รับแรงอัดโค ถ้ามีขนาดหน้าตัดน้อยลงไปและ
ระยะหุ้มของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมอยู่ เหลือน้อยคงจะทำให้เสารับแรงโคน้อย
ลงไป แต่เหล็กเสริมที่เพิ่มขึ้นก็จะมีส่วนทำให้รับกำลังโคมากขึ้นเหมือนกัน ผู้
วิจัยเองก็ต้องการจะทราบและหาขอสรุปเกี่ยวกับการเสริมเหล็กในเสาปลอก
เกี่ยวเกิน 8% รวมทั้งพฤติกรรมการพังทลายกาย

สุดท้ายนี้ หวังว่ารายงานฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์แกผู้อ่านและเกี่ยวข้องกับ
กับวงการก่อสร้างไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้อาจมีข้อบกพร่องอยู่
บาง จึงขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วย จึงใคร่ทำงานวิจัยนี้ขึ้น

ไพศาล ลอยลาววัลย์

สมคิด ฉัตรสุวรรณกิจ

ผู้เขียน

เมษายน 2533

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ อาจารย์ สุรัตน์ หวังเจริญ ที่ช่วยกรุณาเปิดโรงปฏิบัติการให้
เพื่อทำการทดลอง งานวิจัยนี้จนสำเร็จ และขอขอบคุณ อ.อำนวยการ พานิชกุลพงศ์
อ.สุพจน์ ศรีนิล ที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคในการทำงานวิจัยนี้ ช่วยแก
ไขจนกระทั่งงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณอัครวิศ จิตต์อารี ที่ช่วยพิมพ์รายงานฉบับนี้ ตั้งแต่
คนจนจบ





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

บทที่ 1	หน้า
ลักษณะและรูปร่างรายละเอียดของเสา	1
ข้อกำหนดในการออกแบบเสา	13
บทที่ 2	
การหาคุณสมบัติวัสดุ	
การหาความดัดงอจำเพาะซีเมนต์	15
การหาส่วนขนาดคละของมวลรวมละเอียด	17
การหาความดัดงอจำเพาะของทราย	19
การหาความดัดงอจำเพาะของหิน	21
การหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวม	23
บทที่ 3	
การทดลอง	
วัตถุประสงค์	26
ทฤษฎีเสา	26
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	29
การคำนวณอัตราส่วนผสมคอนกรีต	30
ขั้นตอนการทดลอง	35
ผลการทดลอง	37
กราฟแสดงผลการทดลอง	42
กราฟเปรียบเทียบกำลังของ เสาที่ทดสอบไว้กับกำลังทางทฤษฎี	50
กราฟแสดงผลการลดกำลังของ เสาเมื่อเสริมเหล็กเกิน 8%	52
รูปแบบการพังทลาย	53
รูปถ่ายการทำการทดลอง	54

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4 บทวิเคราะห์

วิเคราะห์ผลการทดลอง

57

พฤติกรรมของ เสาจากการทดลอง

62

บทที่ 5 บทสรุป

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะการนำไปใช้งาน

63



บทนำ

เสา เป็นองค์อาคารที่ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักจากโครงสร้างสู่ฐานรากแบบหนึ่ง โดยปกติองค์อาคารที่เรียกว่าเสา มีความยาวมากกว่า 4 เท่า ของส่วนที่มีความกว้างมากที่สุด

รูปร่างของเสาอาจเป็นรูปอะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสวยงามตามความต้องการของสถาปนิกโดยทั่วไปแล้ว รูปร่างเสาที่ประหยัดที่สุดคือ เสาที่มีรูปร่างสมมาตร (Symmetry) ง่ายต่อการประกอบแบบก่อสร้าง เช่น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือยี่นผืน เสากลม และเสารูปทรงพิเศษอื่น ๆ จะแพงกว่าเสาสี่เหลี่ยมเพราะทำไม้แบบยาก ขนาดของเสาอาจถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสวยงามและประหยัดมากกว่า จะถูกกำหนดตามความต้องการในการรับน้ำหนักอย่างเคียว ในกรณีที่เป็นอาคารหลายชั้น และเสามีจำนวนมาก หากออกแบบให้ขนาดเสาเท่า ๆ กันจำนวนมากก็จะทำให้ประหยัดไม้แบบและเวลาในการก่อสร้าง ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ทำการก่อสร้างสามารถจะเตรียมไม้แบบสำหรับเสารายขนาดหนึ่ง ๆ ใดมาก และใช้ไคหลาย ๆ ครั้ง โดยไม่ต้องทำไม้แบบใหม่หากเสารายขนาดทุก ๆ ชั้น ไม้แบบก็จะใช้ไคชั้นเคียว และถ้าเสาในชั้นนั้นมีขนาดเคียวกันจำนวนน้อย การทำไม้แบบจำนวนมากย่อมไม่ประหยัดค่างก่อสร้างและการทำไม้แบบจำนวนน้อยใช้หมุนเวียนกันย่อมไม่ประหยัดเวลา

อีกประการหนึ่ง การลดขนาดเสานั้นควรคำนึงถึง เหล็กเสริมเพิ่มด้วย โดยปกติคอนกรีตมีความสามารถรับแรงอัดไคเคียวอยู่แล้ว และราคาของเหล็กกับคอนกรีตที่มีปริมาตรเท่ากัน ราคาเหล็กจะสูงกว่าคอนกรีตมาก ดังนั้น จึงควรออกแบบใหม่อิตร้าส่วนของเหล็กค่อคอนกรีตน้อยที่สุด โดยไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดใน Code เช่น 1% การใส่เหล็กใหม่จำนวนน้อย ทำให้จ้คเหล็กไคงาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุดค้คของคานกับเสาจะไม่ทำให้เหล็กแน่นเกินไป จนเทคอนกรีตล้ายาก แต่บางครั้งจำเป็นตองใจเปอร์เซ็นต์เหล็กเสริมมาก เพื่อลดขนาดหน้าค้คค้คตามคองการและความสวยงามที่สถาปนิกคองการ


ในอาคารทั่ว ๆ ไป ความสูงของชั้นของอาคารจะมีค่ามากกว่า 3 เมตร เมื่อหักค้คความลึกของคานในค้คละชั้นลงไปแล้ว ความสูงของ เสาค้คละชั้นจากพื้น

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถึงห้องคานจะเกินกว่า 2.00 เมตร ซึ่งโดยปกติการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน
ต่าง ๆ มักไม่อนุญาตให้เทคอนกรีตจากความสูงเกินกว่า 2 เมตร การเทคอน
กรีตเสาจึงต้องเปิดหน้าคานเทตามระยะความสูงที่อนุญาตให้เทคอนกรีตได้
หรือกันไม้แบบให้สูงเพียง 2.00 เมตร แล้วเทคอนกรีตก่อน แล้วจึงกันไม้แบบ
ต่อไปซึ่งวิธีนี้จะทำให้เสียเวลา หากเสามีเหล็กแน่นมากจะทำให้การเทโดย
เปิดหน้าคานทำยาก และอาจมีการแยกตัวของคอนกรีตไค้มาก หากขนาดเสา
ใหญ่พอ และมีเหล็กเสริมน้อยก็สามารถทำไม้แบบไค้ที่เกี่ยวถึงระดับความสูงที่
ต้องการ และเปิดหน้าคานเท และหากมีที่พอที่จะสอกรวยผ้าใบลงกลางเหล็ก
เสาไค้ก็จะทำให้เทคอนกรีตไค้และสะควกมาก ทั้งรูป




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 1 การเทคอนกรีตเสาโดยใช้กรวย

พฤติกรรมของ เสา เมื่อรับน้ำหนัก

ในโครงสร้างทั่วไป เสาอาจทำหน้าที่รับแรงอีกอย่างเกี่ยว หรือรับแรง
 ด้ร่วมกับแรงอีกพร้อมกันไปด้วย เมื่อมีแรงอีกกระทำต่อเสา เสาที่ถูกอีกจะมี
 แนวโน้ม (Tendency) ที่จะระเบิดออกตามขวางด้วยดังแสดงในรูป และจาก
 การทดลองพบว่า เมื่อถึงจุดวิกฤติ หากเสาไม้ได้เสริมเหล็กปลอกรัคเหล็กยื่นไว้
 ด้แล้ว เสาจะระเบิดออกทันที แต่หากมีเหล็กปลอกจะค่อย ๆ โกงตัว และ
 fail ในที่สุด ในมาตรฐานทั่ว ๆ ไป จึงกำหนดให้เสริมเหล็กปลอกรัคเหล็ก
 ยื่นไว้ด้วย ในกรณีที่น้ำหนักที่กระทำต่อเสาไม่กระทำในแนวศูนย์เสา ก็จะทำให้
 เกิดแรงก้มในเสาดด้วย ดังแสดงไว้ในรูป







เหล็กยี่น 4 เส้นเหล็กปลอก 1 เส้น



เหล็กยี่น 6 เส้นเหล็กปลอก 2 เส้น




เหล็กยี่น 8 เส้นเหล็กปลอก 2 เส้น




เหล็กยี่น 10 เส้นเหล็กปลอก 3 เส้น

รูปที่ 3 การจัดเหล็กเสริมเสาแบบต่างๆ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เหล็กยี่สิบ 12เส้นเหล็กปลอก 4เส้น







เหล็กยี่สิบ 14เส้นเหล็กปลอก 4เส้น







เหล็กยี่สิบ 16เส้นเหล็กปลอก 3และ 4เส้น






เหล็กยี่สิบ 18เส้นเหล็กปลอก 3และ 4เส้น







เหล็กยี่สิบ 20เส้นเหล็กปลอก 4เส้น




เหล็กยี่สิบสองเส้นเหล็กปลอก 3และ 4 เส้น



เหล็กยี่สิบสี่เส้นเหล็กปลอก 4เส้น



เหล็กยี่สิบแปดเส้นเหล็กปลอก 2 เส้น




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




การให้รายละเอียดเหล็กเสริมเสา


โดยปกติ การเขียนรูปค้ำเสาอย่าง เดียวโดยระบุจำนวนเหล็กชั้น และเหล็กปลอกก็เพียงพอ แต่ควรเพิ่มรายละเอียดรูปค้ำที่จุดที่เหล็กของทับกัน เพื่อแสดงวิธีทาบต่อ และวิธีทึง (offset) ที่ระดับชั้นของอาคารไวควย เพื่อใญ่ผู้ทำการก่อสร้างได้คึกปริมาณเหล็ก และทำงานได้ถูกต้อง และในกรณีที่ไม่อนุญาตให้ทาบก็ แสดงวิธีการทอไวควย

ในการก่อสร้างทั่ว ๆ ไป ผู้ทำการก่อสร้างจะผูกเหล็กเสาสูงชันต่อชั้นแล้ว เทคอนกรีตถึงระดับของคานที่ลึกลงที่สุด เมื่อหล่อคานและเทพื้นเสร็จแล้ว จึงจะผูกเหล็กชั้นต่อไปโดยการทาบ การผูกเหล็กสูงครั้งละมากกว่าชั้น ของอาคารจะทำให้คึกค้ำลำบาก และหากยึดไวไม่แน่นพอ อาจมีผลเสียหายคอกอนกรีตได้ หากไม่แสดงการทอ หรือจุดที่ยอมให้คอกได้ไว้ในแบบควย อาจมีปัญหาในการก่อสร้างและก่อให้เกิดความเสียหายได้ ตัวอย่าง ในบางกรณีที่เรารับแรงคึงการคอกเหล็กที่จุดเดียวกันคอกค้อมไม่เป็นการดี จึงควรเขียนรายละเอียดของการคอกไวชักเจน การคอกเหล็กโดยวิธีพิเศษ เช่นใช้ Bar Couplers หรือ Mechanical Device อื่น ๆ อนุญาตให้ทำได้ หรือไม่ ควรระบุไว้ในรายการก่อสร้างควย และในกรณีที่จะใช้การคอกโดยวิธีเชื่อมก็ควรระบุวิธีการและรายละเอียดไวควยเช่นกัน






รูปที่ 5 การต่อเหล็กที่ระดับชั้น




รูปที่ 6 แสดงการต่อเหล็กเส้นที่ระดับพื้นแบบต่าง ๆ





รูปที่ 7 แสดงการเสริมเหล็กเส้นเยื้องศูนย์กลาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 8 ฉายละเอียดหูช้าง



รูปที่ 9 แสดงจุดตัดระหว่างคานกับเสา

ข้อกำหนดของมาตรฐาน ว.ส.ท.

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้รายละเอียด

1. พื้นที่หน้าตัดของ เหล็กยื่นสำหรับ เสาคงจะคงไม่น้อยกว่า 1% และไม่เกิน 8% ของพื้นที่หน้าตัดของ เสาคง ขนาดของ เหล็กยื่นจะคงไม่เล็กกว่า 12 มม. จำนวนของ เหล็กยื่นจะคงไม่น้อยกว่า 6 เส้น ในเสากลม และไม่น้อยกว่า 4 เส้นสำหรับเสาคเหลี่ยม
2. ช่องว่างระหว่าง เหล็กยื่นของ เสาคงจะคงไม่น้อยกว่า $1\frac{1}{2}$ เท่า ของ เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กหรือ $1\frac{1}{2}$ เท่าของมวลหยาบใหญ่สุด หรือ 4 ซม.
3. ในเสาปลอกเกี่ยว เหล็กยื่นทุกเส้นจะคงมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6 มม. พันโคยรอบ โคยมี ระยะเรียงของเหล็กปลอกไม่ห่างกว่า
 - ก. 16 เท่า ของ เส้นผ่าศูนย์กลางของ เหล็กยื่น
 - หรือ ข. 48 เท่า ของ เส้นผ่าศูนย์กลางของ เหล็กปลอก
 - หรือ ค. มิตินี้เล็กที่สุดของ เสา นั้นและคงจกั้หมุมของ เหล็กปลอกยึดเหล็กยื่นตามมุมทุกมุม
4. เหล็กปลอกเกลียว จะคงมีขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม. พันต่อเนื่องสม่ำเสมอ ระยะเรียงศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง ของเหล็กปลอกเกลียวจะคงไม่เกิน
 - ก. $1/6$ ของ เส้นผ่าศูนย์กลางของ แกนคอนกรีต
 - หรือ ข. ไม่ห่างกว่า 7 ซม.
 - หรือ ค. ไม่แคบกว่า 3 ซม.
 - หรือ ง. ไม่แคบกว่า $1\frac{1}{2}$ เท่า ของขนาดของมวลรวมหยาบที่ใช้
5. การใส่เหล็กปลอกเกลียว คงพันตลอด ทั้งระดับพื้น หรือจากส่วนบนสุดของฐานรากขึ้นไปถึงระดับ เหล็กเสริมเส้นล่างสุดของชั้น เหนือกว่า เช่น ในแผ่นพื้นในแป้นหัวเสา หรือในคานในเสาที่มีหัวเสา จะคงพันเหล็กปลอกเกลียวขึ้นไปจนถึงระดับที่หัวเสาขยาย เส้นผ่าศูนย์กลางหรือความกว้างโคเป็นสอง เท่าของขนาดเสา
6. สำหรับ เหล็กปลอกเกลียว หรือเหล็กปลอกเกี่ยวในเสา จะคงมีความหนาของคอนกรีตห่อหุ้มซึ่งหล่อเป็น เนื้อเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ซม. หรือ $1\frac{1}{2}$ เท่า ของขนาดมวลใหญ่สุด

7. เมื่อท่อเหล็กโดยวิธีทาบ ความยาวที่ทาบอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีค่าดังต่อไปนี้ สำหรับคอนกรีตที่มีกำลังอัด 200 กก./ซม² และสูงกว่านี้ ระยะทาบของเหล็กช่ออยู่ต้องไม่สั้นกว่า 20, 24 และ 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กที่มีกำลังคลากเท่ากับ 3, 500 ลงไป 4, 200 และ 5, 200 กก./ซม² ตามลำดับและต้องไม่น้อยกว่า 30 ซม. ถ้ากำลังอัดของคอนกรีตมีค่าต่ำกว่า 200 กก./ซม² จะต้องเพิ่มระยะทาบอีกหนึ่งในสามของค่าข้างบนนี้ สำหรับเหล็กเส้นผิวเรียบ ระยะทาบอย่างน้อยจะต้องเป็น สองเท่าของค่าที่กำหนดไว้สำหรับเหล็กช่ออยู่
8. อาจใช้การต่อโดยวิธีเชื่อม หรือการต่อยึดปลายแบบอื่นๆ แทนการต่อโดยวิธีทาบกันได้ และถ้าหากขนาดเหล็กเส้นโตกว่า 25 มม. แล้ว ควรจะคอยด้วยวิธีเชื่อม หรือการต่อยึดปลายแบบอื่นๆ มากกว่า สำหรับเหล็กเสริมที่รับแรงอัดแต่อย่าง เดียว อาจถ่ายแรงโคควยการรับของหน้าตัดของปลายทั้งสองในลักษณะรวมศูนย์ และยึดควยปลอกยึดแบบอื่นๆ ก็ได้ การต่อโดยวิธีเชื่อมที่ถูกต้อง จะต้องให้รอยเชื่อมสามารถรับแรงดึงได้อย่างน้อยร้อยละ 125 ของกำลังคลากของเหล็ก และไม่ควรถอดเหล็กที่ตำแหน่งเดียวกัน เกินกว่า 25%
9. เมื่อเหล็กเสริมค้ำค้ำเยื้องกันที่รอยต่อ ความลาดเอียงของเหล็กส่วนที่ค้ำค้ำเยื้องเมื่อเทียบกับแกนของไม่เกิน 1 ต่อ 6
10. ในเสาปลอกเดี่ยวน ปริมาณของเหล็กที่ต่อกัน จะต้องม้อัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของเหล็กต่อคอนกรีตไม่เกิน 0.04 ในความยาว 1 เมตร ของเสา ไม่ว่าจะ เป็นช่วงใด

หมายเหตุ โดยปกติที่ตำแหน่งใดๆ เหล็กเสริมตามแนวแกนของเสาจะต้องไม่เกิน 8% ของพื้นที่หน้าตัดของเสา ดังนั้นที่จุดต่อทาบหากจำนวนเหล็กที่จะทาบกันมีจำนวนเท่ากัน และมีจำนวนเกิน 4% ของพื้นที่หน้าตัดของเสาแล้ว เมื่อทาบกันจะมีจำนวนเกิน 8% ซึ่งเกินที่มาตรฐานว.ส.ท.ยอมให้ ดังนั้น ว.ส.ท. จึงกำหนดมาตรฐานที่จุดต่อไว้ดังกล่าวดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดสอบหาความดวงจำเพาะของซีเมนต์

วัตถุประสงค์

เนื่องจากความดวงจำเพาะของซีเมนต์ คืออัตราส่วนของน้ำหนักต่อปริมาตร เนื้อแท้ของตัวมันเอง ซีเมนต์แต่ละชนิดจะมีความดวงจำเพาะเฉพาะตัวคงที่เสมอไป เมื่อใดที่ซีเมนต์เสื่อมคุณภาพลงความดวงจำเพาะจะต่ำกว่าปกติ และเราจะรู้ว่าซีเมนต์นี้ใช่หรือไม่จากการลดน้อยลงของความดวงจำเพาะนี้เอง

ขั้นตอนการทดลอง

1. เช็ควัสดุแกลบใสสะอาด แล้วเติมน้ำมันก๊าดหรือเบนซินลงในขวดแก้ว ให้ปริมาณอยู่ในระหว่าง 250 มล. และ 251 มล.

2. ใส่น้ำมันที่ค้างอยู่ภายในของหลอดคืบในหมึก เสร็จแล้วนำขวดแก้วลงแช่ในน้ำที่ทราบอุณหภูมิอย่างน้อย 30 นาที จึงยกขึ้นมาอ่านระดับของน้ำมันครั้งแรก โดยให้ค่าที่อ่านได้เป็น 1 เนื่องจากระดับของน้ำมันก๊าดไม่เรียบตรงเหมือนน้ำธรรมดา ระดับผิวของน้ำมันก๊าดนั้นจะเว้าเป็นรูปโค้งหงาย ดังนั้นการอ่านค่าระดับให้วัดที่จุดต่ำสุดของส่วนโค้ง

3. คอย ๆ เติมซีเมนต์ที่จึกเตรียมไว้ที่ละน้อย ลงในขวดแก้ว มีข้อควรระวังคือ อย่าให้ซีเมนต์หก และอย่าให้มีสารอื่นเจือปน ถึงตอนนี้ระดับของน้ำมันก๊าดหรือ เบนซินจะสูงขึ้นมาถึงคอขวดส่วนบนเมื่อเรียบรอยแล้วให้กลิ้งขวดแก้วไปมาเพื่อไลฟองอากาศ การกลิ้งควรใช้ผืนผ้าหรือแผ่นยางนุ่ม ๆ รองรับและข้อสำคัญคือควรปิดจุกขวดแก้วเสียก่อน เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมัน

หมายเหตุ ก่อนถึงขั้นตอนนี้หากเกรงว่าซีเมนต์จะขาดไปจากที่ได้เตรียมไว้ ในน้ำขวดแก้วที่เติมน้ำมันก๊าดแล้วไปชั่งบนตักน้ำหนักใจก่อน และเมื่อเติมซีเมนต์แล้วก็นำไปชั่งอีกครั้ง จะได้น้ำหนักที่แท้จริงของซีเมนต์ในขวดแก้ว

4. จากนั้นนำไปแช่ในน้ำที่ทราบอุณหภูมิ นานประมาณ 30 นาที ก่อนยกขวดแก้วขึ้นให้ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำเสียก่อนว่าแตกต่างจากการวัดครั้งแรกเกิน 0.2 C หรือไม่ หากเกินจะต้องรอจนกว่าอุณหภูมิจะลดหรือเพิ่มให้อยู่ภายในขอบเขตที่กล่าวแล้ว จึงจะยกขวดแก้วขึ้นมาได้ และอ่านระดับของน้ำมัน

ค่าอีกครึ่งหนึ่ง โดยให้เป็นระดับ 2^n

5. ค่าความดวงจำเพาะของซีเมนต์จะไค้จากค่าเฉลี่ยของการทดลอง 2 ครั้ง ค่าที่ไค้จะต้งไม่ต้งกันเกิน 0.01 โดยการแทนค่าเพื่อหาความดวงจำเพาะจากสมการข้างล่างนี้

$$\text{ความดวงจำเพาะ (SP GR)} = \frac{\text{น้ำหนักซีเมนต์ที่แท้จริงในชวดแก้ว}}{\text{ปริมาตรน้ำมันภาคส่วนที่เพิ่ม (} n_2 - n_1 \text{)}}$$

ผลการทดลองหาความดวงจำเพาะซีเมนต์


ระดับน้ำมัน 290 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส

$$\text{ระดับ } n_1 = 20.5$$

$$\text{ระดับ } n_2 = 22.8$$

$$\text{น้ำหนักซีเมนต์} = 10 \text{ กรัม}$$

$$\text{ถ.พ. ซีเมนต์} = \frac{10}{2.3} = 4.35$$



การทดสอบหาส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมละเอียด

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาขนาดของมวลรวมละเอียดโดยไซตะแกรงขนาดมาตรฐานสำหรับหาค่าพิถีความละเอียด (Fineness modulus) ซึ่งเป็นดัชนีที่เป็นปฏิภาคโดยประมาณกับขนาดเฉลี่ยของอนุภาคในมวลรวมที่กำหนดให้ นั่นคือมวลรวมยิ่งหยาบ ค่าพิถีความละเอียดก็ยิ่งสูงขึ้น

ขั้นตอนการทดลอง

การหาส่วนขนาดละเอียดของทราย

1. เตรียมทรายสำหรับทดสอบ ด้วยการตรวจว่าชื้นหรือไม่ ปรกคลุมเป็นทรายที่แห้ง หากชื้นเกินไปควรอบเสียก่อน
2. เตรียมชุดของตะแกรง ด้วยการทำความสะอาด ไม่ให้มีเศษฝุ่นผงค้างอยู่ภายในช่องซึ่งนำหนักตะแกรงทุกขนาด และบันทึกไว้ พร้อมกับจักเรียงซ้อนตามลำดับ พร้อมถาดรองอยู่ล่างสุด
3. คอย ๆ เททรายที่เตรียมไว้แล้ว ลงในชุดตะแกรง ปิดฝาให้สนิท แล้วนำไปเข้าเครื่องเขย่า จับเวลาประมาณ 10 นาที
4. ถึงขณะนี้ทรายที่มีเม็ดขนาดต่าง ๆ จะถูกแยกแยะไปอยู่ในตะแกรงขนาดต่าง ๆ เช่นกัน ให้นำตะแกรงที่มีทรายค้างอยู่นั้นไปชั่ง และจดบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่ง แล้วคำนวณหาค่าพิถีความละเอียดต่อไป

ผลการทดลองหาส่วนขนาดคละของมวลละเอียก

ขนาดตะแกรง	น้ำหนักที่ค้าง (กรัม)	รอยละที่ค้าง	รอยละสะสม
เบอร์ 4	18.75	3.75	3.75
เบอร์ 8	45.25	9.05	12.8
เบอร์ 16	119.65	23.93	36.73
เบอร์ 30	164.8	32.96	69.69
เบอร์ 50	112.2	22.44	92.13
เบอร์ 100	31	6.2	98.33
ฐานรอง	8.35	1.67	100
รวม	500	100	413.43

$$\begin{aligned} \therefore \text{โมดูลัสความละเอียด} &= \frac{413.43}{100} \\ &= 4.13 \end{aligned}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดสอบหาความดวงจำเพาะของทราย

วัตถุประสงค์

เพื่อหาความดวงจำเพาะของทราย ภายใต้สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง นอก
จากนี้หินหรือกรวดที่มีขนาดเล็กไม่เกิน $3/4$ " ก็สามารถใช้ วิธีนี้ทดสอบได้เช่นกัน

ขั้นตอนการทดลอง

1. แบ่งทรายที่เตรียมไว้ เป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ชั่งน้ำหนักและบันทึกค่าแทนด้วย B
2. นำทรายส่วนหนึ่ง เขาเตาอบให้แห้งสนิท ประมาณ 1 ชม. แล้ว
จึงนำมาใส่ในโดก้นความชื้น เพื่อทิ้งให้วัสดุตัวอย่าง เย็นลงตามปกติ จึงนำไปชั่ง
น้ำหนักใหม่และบันทึกค่าแทนด้วย A
3. เทน้ำที่ทรายอุณหภูมิลงในชวคพิคโนมิเตอร์ให้สูงประมาณ $3/4$
ของชวคนำทรายส่วน เดิมลงไป เขย่าหรือคนให้ทั่ว เพื่อไลฟองอากาศออกให้
หมด จากนั้นจึง เค็มน้ำลงไปให้เต็มพอดีปากชวค พร้อมกับทำให้ไม่มีอากาศเหลือ
อยู่เลย เช่นเดียวกัน แล้วจึงปิดฝาแก้ว นำไปชั่งและบันทึกค่าแทนด้วย W

$$\text{ความดวงจำเพาะ} = \frac{B}{W_c + B - W}$$

(ภายใต้สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง)

โดยที่

น้ำหนักมวลรวมภายใต้สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง

น้ำหนักชวคพิคโนมิเตอร์ที่บรรจุน้ำชนิดเดียวกับที่ใช้ทดสอบ เต็มปากชวค

น้ำหนักชวคพิคโนมิเตอร์ที่บรรจุน้ำและมวลรวม

ผลการทดลองหาความถ่วงจำเพาะทราย

- น้ำหนักกระป๋อง = 13.95 กรัม
- น้ำหนักกระป๋อง น้ำหนักทราย = 31.30 กรัม
- น้ำหนักทราย = 17.35 กรัม
- น้ำหนักกระบอกตวง = 119.60 กรัม
- น้ำหนักกระบอกตวง น้ำ = 179.75 กรัม ระดับ 61 มิลลิเมตร
- น้ำหนักกระบอกตวง น้ำ ทราย = 189.75 กรัม ระดับ 61 มิลลิเมตร
- ถ.พ. ของทราย = $\frac{17.35}{7.35}$

= 2.6



การหาความถ่วงจำเพาะของหิน

วัตถุประสงค์

เพื่อหาความถ่วงจำเพาะ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบ แบบอัตราส่วนผสมของคอนกรีต

ขั้นตอนการทดลอง

1. เตรียมวัสดุที่จะนำมาทำการทดลอง ควบคุมลางให้ทั่วถึง เพื่อให้ฝุ่นผงหรือเศษวัสดุอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับผิวหลุดออกจนหมด แล้วทิ้งทิ้งไว้ประมาณ 1-3 ชม.
2. จากนั้นให้แช่วัสดุในน้ำสะอาดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ชม.
3. นำวัสดุขึ้นจากน้ำเมื่อครบเวลา เติลงบนผ้าผืนใหญ่ ๆ ที่สามารถดูดซับน้ำได้ กลิ้งวัสดุไปมาเพื่อให้น้ำซึมเข้าจนสังเกตเห็นความเปียกทั่วทุกส่วนของวัสดุ แม้ว่าที่จริงแล้วผิวจะยังขึ้นอยู่ก็ตาม หรือถ้าวัสดุเป็นก้อนใหญ่อาจจับมาเช็ดเป็นก้อน ๆ ไปก็ได้ แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดการระเหยหายไปของน้ำขณะอยู่ในขั้นตอนนี้
4. วัสดุที่จับขั้นตอนที่ 3 นี้จะเรียกว่า อยู่ในสภาพอิ่มตัวแห้ง (saturated surfacedry) ให้นำตัวอย่างวัสดุนี้ชั่งน้ำหนัก เพื่อบันทึกไว้แล้วรีบใส่ลงในตะกราลวดและทำการชั่งวัสดุนี้ในน้ำทันที และบันทึกค่าไว้เช่นกัน

ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม $\frac{B}{B - C}$

โดยที่

น้ำหนักมวลรวมที่ชั่งในอากาศ ภายใต้สภาวะอิ่มตัวแห้ง
 น้ำหนักมวลรวมที่ชั่งในน้ำ

ผลการทดลองหาความถ่วงจำเพาะของหิน

มวลที่ชั่งในอากาศ = 4 กิโลกรัม

มวลที่ชั่งในน้ำ = 1.504 กิโลกรัม

ความถ่วงจำเพาะของหิน $\frac{4000}{$

1504

= 2.66



การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวม

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวมก่อนหน่วยปริมาตร ไม่ว่าจะ เป็นทราย หิน หรือมวลรวมผสมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ ส่วนผสมคอนกรีต

ขั้นตอนการทดลอง

ก) การหาหน่วยน้ำหนักของน้ำ

1. เติมน้ำใส่ภาชนะให้เต็ม และทำให้ไม่มีฟองอากาศอยู่เลย พร้อมปิดฝาควยแผ่นกระจกใส
2. วัดอุณหภูมิน้ำ เพื่อนำไปคำนวณหาหน่วยน้ำหนัก โดยเทียบจากตารางในหน้าต่อไป
3. หาค่าแฟคเตอร์ของภาชนะ โดยการหาหน่วยน้ำหนักของน้ำควยน้ำหนักน้ำในภาชนะ

ข) การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักเมื่อมวลรวมอัดตัวแน่น

1. โดยวิธีไหลเหล็กกระทุง (Redding Procedure) วิธีนี้
เหมาะสำหรับมวลรวมที่มีขนาดโคสลุคไม่เกิน 37.5 มม. (1 1/2")

ตารางแสดงค่าหน่วยน้ำหนักของน้ำ

อุณหภูมิ	กก/ม
15.6	999.01
18.3	998.53
21.1	997.97
23.0	997.53
23.9	997.32
26.7	996.60
29.4	995.80

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.1 เหมวลรวมสำหรับทดสอบลงในภาชนะให้สูงประมาณ $\frac{1}{4}$ เท้า และเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบและใช้เหล็กกระทุ้ง ๆ ให้เกือบถึงกัน โดยแผ่กระจายให้ทั่วผิวหนารวม 25 ครั้ง จากนั้นใส่มวลรวมลงไปอีกสูง $\frac{1}{4}$ เท้า ทำการกระทุ้ง เช่นเดียวกัน และใส่ลงไปอีกเป็นชั้นสุดท้าย กระทุ้งอีก 25 ครั้ง เสร็จแล้วให้ปากผิวหน้าของมวลรวมให้เรียบ เสมอกับแนวขอบบนของภาชนะ อยาใหญ่หรือโปน เป็นอันขาด

1.2 ชั่งน้ำหนักภาชนะที่บรรจุมวลรวมดังกล่าว เพื่อคำนวณหาหน้าตัดเฉพาะของมวลรวมโดยแท้ โดยชั่งให้โคความละเอียดถึง 0.1% แล้วคูณด้วยแฟคเตอร์ที่หาได้ในข้อ 3. ของข้อ ก) จะโคคานวณน้ำหนักของมวลรวมเมื่ออัดตัวแน่น

2. โดยวิธีกระแทกภาชนะ (Jigging Procedure) วิธีนี้เหมาะจะสำหรับมวลรวมที่มีขนาดโคสุดเกินกว่า 37.5 มม. แต่ไม่เกิน 100 มม. (4")

2.1 แแบ่งเหมวลรวมใส่ภาชนะเป็น 3 ชั้น เช่นเดียวกับวิธีใช้เหล็กกระทุ้ง แต่วิธีนี้ภาชนะควรถูกนำมาวางบนพื้นที่แข็ง เช่นพื้นคอนกรีตเป็นต้น ทั้งนี้เพราะเมื่อเหมวลรวมแต่ละชั้นแล้วให้เอียงภาชนะ เพื่อให้คานตรงข้ามสูงขึ้น จากพื้นไม่เกิน 50 มม. และปล่อยให้ตกลงกระแทกพื้น เป็นจำนวน 25 ครั้ง เสร็จแล้วเอียงกลับมามากันหนึ่ง เพื่อให้คานที่ค้ำพื้นคอนกรีตนั้น ยกลอยขึ้นมา 50 มม. บาง และปล่อยให้ตกกระแทกพื้นอีก 25 ครั้ง เช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้ทั้ง 3 ชั้น จึงปากผิวหนามวลรวมให้เรียบ ไม่ใหญ่หรือบวม แลวนำไปชั่ง


2.2 เมื่อโคคานหนักที่แท้ของมวลรวมแล้ว คูณด้วยแฟคเตอร์ที่หาได้ในข้อ 3. ของข้อ ก) ก็จะได้คานวณน้ำหนักของมวลเมื่ออัดตัวแน่น เช่นเดียวกัน

ผลการทดลองหน่วยน้ำหนักน้ำ

ภาชนะชั่งไค = 1.8 กก.
 ภาชนะ + น้ำ ชั่งไค = 1.69 กก.
 น้ำหนักน้ำ = 15.1 กก.
 แพลคเตอร์ ภายใน = 65.994 1/ม
 หน่วยน้ำหนักน้ำ = 65.994 15.1
 = 996.511 กก./ม

ผลการทดลองหน่วยน้ำหนักหิน

ภาชนะชั่งไค = 1.8 กก.
 ภาชนะ + หิน ชั่งไค = 25.6 กก.
 น้ำหนักหินชั่งไค = 23.8 กก.
 แพลคเตอร์ ภายใน = 65.994 1/ม
 หน่วยน้ำหนักหิน = 65.994 23.8
 = 1570.65 กก./ม






บทที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะขึ้นอยู่กับการโก่งเคาะ

ทฤษฎี กำลังประลัย

จากการทดลองของเสาปลอกเกลียวและปลอกเคียว ที่มีขนาดหน้าตัดและปริมาตรเหล็กเสริมเท่ากันโดยให้รับน้ำหนักตามแนวแกน พบว่าที่จุดกลางของเสาทั้งเสาปลอกเกลียวและเสาปลอกเคียวจะมีความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและการโก่งหรือหดตัว (Deformation) เหมือนกัน แต่เมื่อเสารับน้ำหนักเกินกว่าจุดนี้ เสาปลอกเคียวจะชำรุดก่อนโดยคอนกรีตที่หุ้มจะถูกอัดแตกโดยแรงเฉือนในแนวทแยง และเหล็กเสริมตามยาวจะมีคืบเบี่ยงควายการโก่งเคาะ โดยมีความน้ำหนักประลัย เท่ากับค้ำน้ำหนักที่ทำให้เสาถึงจุดกลาง ส่วนเสาปลอกเกลียวเมื่อน้ำหนักเลยจุดกลางคอนกรีตที่หุ้มจะถูกอัดแตกออก แต่เหล็กปลอกที่พันอยู่โดยรอบจะช่วยค้ำทานการแตกของคอนกรีตภายในได้ ทำให้เสาปลอกเกลียวรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้อีกมีน้ำหนักประลัยสูงกว่าเสาปลอกเคียว แต่อย่างไรก็ตาม การที่มี Deformation มากขึ้นจะไม่ถือว่าเสานี้เหมาะในการใช้งานอีก ดังนั้นส่วนของน้ำหนักประลัยที่เพิ่มขึ้นจะถือเป็นแค่เพียงข้อดีของเสาปลอกเกลียวเท่านั้น คือมีความปลอดภัยสูงกว่า และถือว่าเสาปลอกเกลียวและปลอกเคียวรับน้ำหนักประลัยใกล้เคียงกัน มาตรฐาน ว.ส.ท. จึงให้ค่าตัวคูณลดค่า ϕ สำหรับเสาปลอกเคียวเท่ากับ 0.7 และสำหรับเสาปลอกเกลียวเท่ากับ 0.75



รูปที่ 12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับการโก่งหรือหดตัวของเสา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเท่านั้น เมื่ออนุญาตเห็นไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากผลการทดลองพบว่า คอนกรีตในเสาจะรับน้ำหนักถึงจุดกลาง
โก่งเพียง 85% ของน้ำหนักที่ใช้ในการหาค่าลึงอัคประลัยของคอนกรีตรูปทรงกระ
บอก ดังนั้นความสามารถในการรับน้ำหนักของเสา จะได้จากผลรวมน้ำหนักที่
เป็นส่วนของคอนกรีตและของ เหล็กเสริม ทั้งนี้คือ

$$P_u = 0.85 f'_c A_c + f_y A_{st}$$

ในเมื่อ F'_c = ค่าลึงอัคประลัยของคอนกรีตรูปทรงกระบอก

A_c = เนื้อที่หน้าตัดของคอนกรีตทั้งหมด

F_y = ค่าลึงจุดกลางของ เหล็กเสริม

A_{st} = เนื้อที่หน้าตัดของ เหล็กเสริมทั้งหมด

จะเห็นได้ว่าทฤษฎีค่าลึงประลัยนี้ ใช้ค่าลึงคอนกรีตถึง 85% ของ
ค่าลึงอัคประลัยตามผลการทดลองที่ได้ ส่วนเหล็กเสริมก็จะใช้ถึงจุดกลางของ
เหล็ก ในการหาค่าลึงรับน้ำหนัก แต่ในการใช้งานออกแบบจะมีการลดค่าลึง
โดยตัวคูณลด แต่ไม่มีการลดค่าลึงของ เหล็กและค่าลึงของคอนกรีตที่รับได้จริง
ในส่วนของสูตรหาน้ำหนักประลัย

ทฤษฎี อีลาสติก

เสาสั้นรับน้ำหนักตามแกน ($\frac{n}{t} < 15$)

เสาปลอกเคี้ยว เสาคอนกรีตเสริมที่มีปลอกเคี้ยวพันเป็นระยะ ๆ
รองเหล็กยื่นที่อยู่บน เส้นขอบของ รูปสี่ เหลี่ยม ให้คำนวณค่าลึงรับน้ำหนักปลอกกัย
ตามแนวแกน ดังนี้

$$P = 0.85 A_g (0.25 F'_c + F_s P_y)$$

F = ค่าลึงรับน้ำหนักโดยปลอกกัยตามแนวแกนของ เสา

A_c = เนื้อที่หน้าตัดทั้งหมดของคอนกรีต

P_c = อัตราส่วน ระหว่าง เนื้อที่หน้าตัดของ เหล็กยื่นค่อ เนื้อที่หน้าตัดทั้งหมด
ของคอนกรีต

$$F_s = \text{หน่วยแรงอัคที่ยอมให้ของ เหล็กเสริม} = 0.4 F_y \leq 2100 \text{ KSC}$$

ซึ่งจะ เห็นจากสูตรข้างบนได้ว่าค่าลึงรับน้ำหนักทั้งหมด หาได้จาก

ค่าลึงของคอนกรีตและค่าลึงของ เหล็กเสริม ในทฤษฎีค่าลึงประลัย จะใช้ค่า

ลึงรับที่ยอมให้ 34% ของกำลังคลากของ เหล็กเสริมนั้น แต่ให้ใช้ใ้ไม่เกิน 2100 KSC ทั้งนี้จึง เห็นได้ว่าทฤษฎีอัสติคนี้มี ความปลอดภัยสูงในการออกแบบ เนื่องจากใช้กำลังที่รับได้ในการออกแบบต่ำกว่าที่รับได้จริงค่อนข้างมาก

ทฤษฎีทางกำลังวัสดุ

จากการที่เสาคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบด้วย คอนกรีตและเหล็กเสริม ดังนั้นกำลังของ เสาจึงขึ้นอยู่กับกำลังของคอนกรีตและกำลังของเหล็กเสริม

$$P = P_c + P_s$$

โดยกำลังของคอนกรีตและเหล็กเสริมที่รับได้จะเป็นสัดส่วน คือ กำลังที่เกิดขึ้นในคอนกรีตและเหล็กเสริมจะเกิดขึ้น เนื่องจากการรับน้ำหนัก แล้วจะทำให้เสา เกิดความเครียดจนกระทั่งคอนกรีตเกิดแตกร้าวขึ้นไม่สามารถรับน้ำหนักได้แล้วจึง เกิดการพังทลายขึ้น ถ้ากำลังของเหล็กถึงจุดคลากแล้ว แต่กำลังของคอนกรีตยังไม่ถึงจุดประลัย เสาก็ยังคงรับน้ำหนักได้อยู่โดยไปพังทลาย แต่ดาคอนกรีตถึงจุดประลัยแล้ว เหล็กยังไม่ถึงจุดคลาก เสาก็ไม่สามารถรับน้ำหนักอยู่ได้จะ เกิดการพังทลายขึ้น ทั้งนี้คอนกรีตจึง เป็นตัวควบคุมการพังทลาย แต่อย่างไรก็ตามการเสริมเหล็กจะช่วยให้รับกำลังได้เพิ่มขึ้นและประหยัดหน้าตัด เนื่องจากคอนกรีตและเหล็กเสริมที่มีพื้นที่เท่ากัน เหล็กจะรับกำลังได้มากกว่า อีกทั้งยังช่วยในการรับแรงกึ่งอัน เกิดจากโมเมนต์ดัดได้อีกด้วย


อุปกรณ์ในการทดลอง

1. ไม้แบบ ใช้ไม้อัดหนา 10 มม. ขนาดหน้าตัด 15 x 15 ตารางเซนติเมตร ความสูง 50 เซนติเมตร
2. เหล็กเส้น Ø6 มม. ใช้ทำเหล็กปลอกเสา ความยาว 36 ซม.
3. เหล็กเส้น Ø12 มม. ใช้ทำเหล็กปลอกยื่น ความยาว 50 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้ 4. เหล็กเส้น Ø20 มม. ใช้ทำเหล็กปลอกยื่นให้มีความยาวโดยชนด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

50 ซม.

5. ลวดผูกเหล็ก
6. ขอนคอกไม้แบบ
7. เครื่องตัดเหล็ก
8. ตะปูคอกไม้แบบ ขนาด 1 "
9. ปูนซีเมนต์ตราช้าง จำนวน 4 ถุง
10. ทรายหยาบ 140 กก.
11. หินเกล็ด ขนาด 1 " และ ½ "
12. น้ำ 40 กก.
13. Mold จำนวน 6 ลูก
14. เครื่อง Testing Machine
15. อุปกรณ์ Test Slump
16. เครื่องโม 1 เครื่อง
17. คาชั่ง ขนาด 100 กิโลกรัม
18. รถเข็น



การคำนวณ Mixed Design

ตอนที่ 1

จากตารางใช้หิน 1", สลิม 8 ซม.

จะโค่น้ำ = 195 ลิตร/ลบ. เมตรคอนกรีต

น้ำ : ซีเมนต์ = 0.6

ซีเมนต์ = $\frac{195}{0.6} = 325$ กก/ลบ. เมตรคอนกรีต

โมดูลัสความละเอียด = 4.13

จากตาราง จะโค่น้ำ = 0.63

หน่วยน้ำหนักหิน = 1570.65

น้ำหนักหิน = 0.63 × 1570.65

= 989.51 กก/ลบ.คอนกรีต

ปริมาตรน้ำ = $\frac{195}{1000}$ = 0.195 ม

ซีเมนต์ = $\frac{325}{4.35 \times 1000}$ = 0.075 ม

มวลทราย = $\frac{989.51}{2.66 \times 1000}$ = 0.372 ม

อากาศ = 0.01 ม

ทราย = $1 - (0.195 + 0.075 + 0.372 + 0.01)$

= 0.348 ม

ทราย = $0.348 \times 2.6 \times 1000$

= 904.8 กก/ลบ. เมตรคอนกรีต

ดังนั้นจะได้

ปูน = 325 กก/ลบ. เมตรคอนกรีต

ทราย = 904.8 กก/ลบ. เมตรคอนกรีต

หิน = 989.51 กก/ลบ. เมตรคอนกรีต

น้ำ = 195 กก/ลบ. เมตรคอนกรีต

ตอนที่ 2 ไซ้หินเกล็ดขนาด 10"

ดังนั้นจะได้

ปูน = 80 กก.

ทราย = 140 กก.

หิน = 250 กก.

น้ำ = 40 กก.

ตารางที่ 7.2 ขนาดโศศของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ

ขนาดความหนาของ โครงสร้าง (ซม.)	ขนาดโศศของวัสดุผสม							
	คาน มนังและเสา คสล.		ผนังคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก		พื้นถนน คสล. รับน้ำหนักมาก		พื้นคอนกรีต รับน้ำหนักน้อย	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
5.0—15.0	$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$	12.5-20	$\frac{3}{4}$	20	$\frac{3}{4}$ —1	20—25	$\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$	20—40
15.0—30.0	$\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$	20—40	$1\frac{1}{2}$	40	$1\frac{1}{2}$	40	$1\frac{1}{2}$ —3	40—75
30.0—75.0	$1\frac{1}{2}$ —3	40—75	3	75	$1\frac{1}{2}$ —3	40—75	3	75
มากกว่า 75.0	$1\frac{1}{2}$ —3	40—75	6	150	$1\frac{1}{2}$ —3	40—75	3—6	75—150

ตารางที่ 7.3 ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าความยวบตัวและวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ

ค่าความยวบตัว (ซม.)	ปริมาณน้ำเป็นลิตรต่อคอนกรีต 1 ม. ³ สำหรับวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ							
	$\frac{3''}{8}$	$\frac{1''}{2}$	$\frac{3''}{4}$	1''	$1\frac{1''}{2}$	2''	3''	6''
	(10มม.)	(12.5มม.)	(20มม.)	(25มม.)	(40 มม.)	(50มม.)	(75มม.)	(150 มม.)

คอนกรีตที่ไม่มีสารกระจายกักฟองอากาศ

3 — 5	205	200	185	180	160	155	145	125
8 — 10	225	215	200	195	175	170	160	140
15 — 18	240	230	210	205	185	180	170	—
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)

ค่าความขรุขระ (ซม.)	ปริมาณน้ำเป็นลิตรต่อคอนกรีต 1 ม. ³ สำหรับวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ							
	$\frac{3}{8}$ (10 มม.)	$\frac{1}{2}$ (12.5 มม.)	$\frac{3}{4}$ (20 มม.)	1" (25 มม.)	$1\frac{1}{2}$ (40 มม.)	2" (50 มม.)	3" (75 มม.)	6" (150 มม.)
คอนกรีตที่ผสมกระจายกักฟองอากาศ								
3 — 5	180	175	165	160	145	140	135	120
8 — 10	200	190	180	175	160	155	150	135
15 — 18	215	205	190	185	170	165	160	—
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	8	7	6	5	4.5	4	3.5	3

หมายเหตุ ปริมาณน้ำที่แสดงนี้เป็นปริมาณสูงสุดสำหรับหินที่มีรูปร่างดี ช่วยให้ทำงานง่ายและลดต้นทุนคิดตามข้อกำหนด
ถ้าจำเป็นต้องเพิ่มน้ำในส่วนผสม จะต้องเพิ่มปูนซีเมนต์ เพื่อให้อัตราส่วนระหว่างน้ำกับซีเมนต์คงที่
นอกจากผลการทดลองแสดงว่าคอนกรีตมีกำลังสูงเกินต้องการ
ถ้าส่วนผสมต้องการน้ำน้อยกว่ากำหนด ยังไม่ควรลดปริมาณปูนซีเมนต์นอกจากผลการทดลองแสดง
ว่าคอนกรีตให้กำลังสูงกว่าต้องการ

ตารางที่ 7.4 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน้ำหนักที่ยอมให้ใช้ได้
สำหรับคอนกรีตในสภาวะเปิดเปื้อนแรง

ชนิดของโครงสร้าง	โครงสร้างที่เปียกตลอดเวลา หรือมีการแกว่งและกระด้าง ของน้ำสลักกันบ่อย ๆ (เฉพาะคอนกรีต กระจายกักฟองอากาศเท่านั้น)	โครงสร้างในน้ำเค็ม หรือถูกกับซัลเฟต
โครงสร้างบาง ๆ ที่มีเหล็กหุ้ม บางกว่า 3 ซม.	0.45	0.40*
โครงสร้างอื่น ๆ ทั้งหมด	0.50	0.45*

*ถ้าใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ทนซัลเฟต (ประเภทสองหรือประเภทห้า) อาจเพิ่มค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์นี้ได้อีก 0.05

ตารางที่ 7.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

กำลังอัดประลัยของคอนกรีต ที่ 28 วัน (กก./ซม. ²)	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ โดยน้ำหนัก	
	คอนกรีตไม่กระจายกักฟองอากาศ	คอนกรีตกระจายกักฟองอากาศ
450	0.38	—
400	0.43	—
350	0.48	0.40
300	0.55	0.46
250	0.62	0.53
200	0.70	0.61
150	0.80	0.71

หมายเหตุ ค่าที่ได้จากตารางนี้ ทำการทดลองจากแท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดมาตรฐาน ϕ 15x30 ซม. ถ้าแท่งตัวอย่างเป็นแบบลูกบาศก์ ค่ากำลังอัดประลัยจะสูงกว่าค่าในตารางประมาณ 20%


ตารางที่ 7.6 ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต

ขนาดโคสดูของหิน	ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่นต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต สำหรับค่าโมดูลัสความละเอียดของทรายต่าง ๆ กัน			
	2.40	2.60	2.80	3.00
3/8" (10 มม.)	0.50	0.48	0.46	0.44
1/2" (12.5 มม.)	0.59	0.57	0.55	0.53
3/4" (20 มม.)	0.66	0.64	0.62	0.60
1" (25 มม.)	0.71	0.69	0.67	0.65
1 1/2" (40 มม.)	0.76	0.74	0.72	0.70
2" (50 มม.)	0.78	0.76	0.74	0.72
3" (75 มม.)	0.81	0.79	0.77	0.75
6" (150 มม.)	0.87	0.85	0.83	0.81


หมายเหตุ ค่าที่กำหนดให้ เป็นค่าสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป สำหรับงานคอนกรีตที่ทำได้ง่ายกว่า เช่น ถนน พื้น เป็นต้น อาจเพิ่มค่าเหล่านี้ขึ้นได้อีก 10 เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนการทดลอง


1. เลือกหน้าคัท และความสูงที่เหมาะสม คือ 15×15 ซม. สูง 50 ซม. ไม้แบบทำแบบหล่อ
2. คัทเหล็กเส้นกลม 12 มิลลิเมตร ยาว 50 ซม. จำนวน 96 เส้น
3. คัทเหล็กขอย้อย 20 มิลลิเมตร ยาว 50 ซม. จำนวน 90 เส้น
4. คัทเหล็กเส้นกลม 6 มิลลิเมตร มาทำเหล็กปลอก
5. นำเหล็กมาผูก เรียงดังรูป ต่อไปนี้




C 4 $\phi 12$ mm




C 8 $\phi 12$ mm




C 16 $\phi 12$ mm




C 20 $\phi 12$ mm




C 6 $\phi 20$ mm



C 7 $\phi 20$ mm



C 8 $\phi 20$ mm



C 9 $\phi 20$ mm

6. ทำการหล่อเสาที่ผูกเหล็กเตรียมไว้แล้วในแบบหล่อ จากคอนกรีตที่ได้ออกแบบไว้
7. ทิ้งไว้ 1 วัน แล้วจึงถอดแบบหล่อ
8. ทำการบ่มคอนกรีตระยะเวลา 7 วัน
9. นำเสาออกมาทดสอบกำลังรับน้ำหนัก





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH TEST

fc'

SAMPLE FROM.....

Specimen No.	Code of structure	Dimensions cm.		Weight Slump kg.	Date of Casted	Date of Tested	Ages days	Ultimate Load kg.	Compressive Strength		Weight per Volume		Remarks
		Cross Section	Height						ksc.	Psi.	kg/m ³	lb/ft ³	
1	สูกุ่ม 1	5.929"	30	12.54	13	7	21660	121.60					
2	" 2	5.941"	30	12.4	13	7	20820	116.41					
3	" 3	5.947"	30	12.43	13	7	20760	115.84					
4	" 4	5.942"	30	12.41	13	7	20920	116.93	AVERAGE		117.63	KSC	
5	" 5	5.940"	30	12.39	13	7	20960	117.24					
6	" 6	5.946"	30	12.5	13	7	21100	117.78					

TYPE OF SAMPLE..... CUBE CYLINDER

METHOD OF CASTED..... MANUAL SPINNING

TESTED BY.....

COMPUTED BY.....

ENGINEER.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้ในวงจำกัดการศึกษาด้าน ไม่นอนถาวรในภายใต้งานวิจัยที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการ
 การนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายและต้องอ้างถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH TEST

Specimen No.	Code of structure	Dimensions cm.		Weight Slump cm.	Date of Casted	Date of Tested	Ages days	Ultimate Load kg.	Compressive Strength		Weight per Volume		Remarks
		Cross Section	Height						ksc.	psi.	kg/m ³	lb/ft ³	
1.1	C 4 Ø12	14x15.5	50	26.87				38600	177.88				
1.2	C 4 Ø12	15x15	50	27.5				38750	172.22			38675 kg ; P _j = 1.73%	
2.1	C 8 Ø12	15x15	50	28.2				51190	227.51				
2.2	C 8 Ø12	15x15	50	29.0				52000	231.11			51595 kg ; P _j = 3.41%	
3.1	C 16 Ø12	15.2x16	50	31.8				76950	316.41				
3.2	C 16 Ø12	15.5x16	50	32.6				77500	312.5			77225 kg ; P _j = 6.25%	
4.1	C 20 Ø12	15x16	50	32.4				85560	356.5				
4.2	C 20 Ø12	15x16	50	33.5				84330	351.38			84945 kg ; P _j = 8.00%	

TESTED BY.....
 COMPUTED BY.....
 ENGINEER.....

TYPE OF SAMPLE..... CUBE CYLINDER
 METHOD OF CASTED..... MANUAL SPINNING

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH TEST

fc'.....

SAMPLE FROM.....

Specimen No.	Code of structure	Dimensions cm.		Weight Slump cm.	Date of Casted	Date of tested	Ages days	Ultimate Load kg.	Compressive Strength		Weight per Volume		Remarks
		Cross Section	Height						kg/cm ²	Psi.	kg/m ³	lb/ft ³	
1	ลู่บัน	5.908"	30	12.56				20520	116.02				
2	"	5.987"	30	12.59				21700	119.48				
3	"	5.90"	30	12.64				20580	116.67	AVERAGE 117.29			
4	"	5.90"	30	12.4				20500	116.22				
5	"	5.950"	30	12.70				21180	118.07				

TYPE OF SAMPLE..... CUBE CYLINDER

METHOD OF CASTED..... MANUAL SPINNING

TESTED BY.....

COMPUTED BY.....

ENGINEER.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH TEST

fc'.....

Specimen No.	Code of structure	Dimensions cm.		Weight kg.	Slump cm.	Date of Casted	Date of Tested	Ages days	Ultimate Load kg.	Compressive Strength		Weight per Volume		Remarks
		Cross Section	Height							Ksc.	Psi.	kg/m ³	Lb/ft ³	
1.1	C 6 Ø 20	15x15.3	50	31.6	8				52200	227.49				
1.2	C 6 Ø 20	15x15.2	50	32.1	8				54600	239.47	P =	53500 Kg	P _j = 8.34%	
1.3	C 6 Ø 20	15x14.7	50	32.5	8				53700	243.54				
2.1	C 7 Ø 20	15x14.7	50	33	8				54750	248.3				
2.2	C 7 Ø 20	15x14.8	50	32.2	8				54000	243.24	P =	54466.67 Kg	P _j = 9.97%	
2.3	C 7 Ø 20	15x14.6	50	32.6	8				54650	249.54				

TYPE OF SAMPLE..... CUBE CYLINDER TESTED BY.....

METHOD OF CASTED..... MANUAL SPINNING COMPUTED BY.....

ENGINEER.....

.....

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH TEST


SAMPLE FROM..... fc'.....

Specimen No.	Code of structure	Dimensions cm.		Weight Slump cm.	Date of Casted	Date of Tested	Ages days	Ultimate Load kg.	Compressive Strength		Weight per Volume		Remarks
		Cross Section	Height						ksc.	Psi.	kg/m ³	lb/ft ³	
3.1	C 8 ϕ 20	14.9x15.1	50	33.6				54900	244.01				
3.2	C 8 ϕ 20	15x15.1	50	33.8				57000	251.66	P =	56450	P _j = 11.10%	
3.3	C 8 ϕ 20	15x15.2	50	33.6				57450	251.97	J			
4.1	C 9 ϕ 20	15x14.8	50	34.4				81000	364.86	J			
4.2	C 9 ϕ 20	15x14.9	50	34.4				86550	387.25	P =	82550	P _j = 12.65%	
4.3	C 9 ϕ 20	15x15	50	34.3				80100	356	J			

TESTED BY.....
 COMPUTED BY.....
 ENGINEER.....

TYPE OF SAMPLE.....
 CUBE CYLINDER
 INITIAL SPINNING

METHOD OF CASTED.....




P_u = กำลังตัดประลัยทางทฤษฎี

P = กำลังตัดประลัยทางทดลอง

P_g = 1.73%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สละลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดบ้างสิ้น อีกกันที่ P_u เป็น $1.17 P_u$ และต้องอ้างอิงถึงที่มาของเอกสารที่ตีพิมพ์นี้ให้




P_u = กำลังอัดประลัยของทฤษฎี

P = กำลังอัดประลัยของผลการทดลอง

$P_g = 3.41\%$

$P = 1.07 P_u$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแบบหรือทำซ้ำ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




P'_u = กำลังอัดทางทฤษฎี

P = กำลังอัดทางผลการทดลอง

P_g = 6.25 %


$P = 1.01 P'_u$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



- P_u = กำลังอัตรากงกฤษฎี
- P = กำลังอัตรากงผลกการกทดลอง
- P_0 = 8 %
- $P = 0.96 P_u$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




P_u' = กำลังต้านประลัยทางทฤษฎี

P = กำลังต้านประลัยทาง การทดสอบ

P_g = 8.34 %

$P = 0.61 P_u'$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




P_u = กำลังอัดประลัยทงทะลุขุ่

P = กำลังอัดประลัยทงทรทตลว

P_g = ๑.๑๗%

P = 0.56 P_u

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




P_u = กำลังอัดทรงทฤษฎี

P = กำลังอัดทรงผลทางทดลอง

P_g = 11.10%

$P = 0.52 P_u$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



P_u = กำลังขีดทานทฤษฎี

P = กำลังขีดทานผลการทดลอง

P_g = 12.65 %

$P = 0.69 P_u$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Column load (kg)

128,000

119,000

109,000

86,000

72,000

59,000

49,000

29,000


กราฟแสดงการกระจายน้ำหนัก : Plotting of load (แสดงการกระจายน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อเสา)

----- $P'_1 = 0.85 f'_c A_c + f_y A_s$

กำหนด $A_g = 15 \times 15 \text{ cm}^2$

$f'_c = 117.63 \text{ KSC}$; $f_y = 3,300 \text{ Kg ต่อเส้น } \phi 12 \text{ มม}$
 $f'_c = 117.29 \text{ KSC}$; $f_y = 11,100 \text{ Kg ต่อเส้น } \phi 20 \text{ มม}$

— P ที่ได้จากทฤษฎี



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางแสดงการลดกำลังเสาเมื่อเสริมเหล็กเกิน 8%

$$F'_c = 117.29 \text{ Ksc} \quad F'_y = 3533.24 \text{ Ksc} \quad (\text{เหล็กข้ออ้อย SD 30})$$


ปริมาณเหล็กเสริม (%)	กำลังที่รับได้จากการทดลอง	กำลังที่รับได้จากทฤษฎีกำลังประลัย	กำลังที่ลดลง (% เทียบกับทฤษฎี)
8.00	84945	8807.9	3.55%
8.34	53,500	87,252.17	38.68%
8.50	53,595	88,257.17	39.27%
9.00	53,892	91,397.81	41.04%
9.50	54,188	94,538.44	42.68%
9.97	54,467	97,490.64	44.13%
10.00	54,519	97,792.89	44.25%
10.50	55,397	102,830.49	46.13%
11.00	56,274	107,868.09	47.83%
11.10	56,450	108,875.61	48.15%
11.50	63,185	111,582.12	43.37%
12.00	71,605	114,965.25	37.72%
12.50	80,024	118,348.38	32.38%
12.65	82,550	119,363.32	30.84%

(หมายเหตุ : ประมาณค่าต่าง ๆ ในช่วง 8.34-9.97-11.1-12.65 โคบายไซ
เส้นตรงระหว่างจุด 2 จุด ที่ค่านั้น ๆ อยู่)


รูปแบบการพังทลาย



เปอร์เซ็นต์เหล็กเสริม 1-8%





เปอร์เซ็นต์เหล็กเสริม 8-11%




เปอร์เซ็นต์เหล็กเสริม 12.65%






การกดเสา 2%





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา

การพังทลายของเสาเมื่อทำ
การกกดเสา 10%




เสาขณะที่ถูกกด

การกกลเส้า 11.1%



การกกลเส้า 12.65%



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษา
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา

เอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ประโยชน์
เอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ประโยชน์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากทฤษฎีอีลาสติก $P = 0.85 A_g (0.25 F'_c + F_s P_g)$

จากทฤษฎีกำลังประลัย $P = 0.85 F'_c A_c + F_y A_{st}$

โดย

A_g = พื้นที่หน้าตัดเสา

A_{st} = พื้นที่หน้าตัดของ เหล็กยื่น

A_c = พื้นที่หน้าตัดคอนกรีต

F'_c = กำลังอัดประลัยของคอนกรีตทรงกระบอก

P_g = เปอร์เซ็นต์ของ เหล็กเสริม

F_y = กำลังคลากของ เหล็กเสริม

F_s = กำลังของ เหล็กเสริม
= 0.4 F_y หรือ 2100 Ksc

ตอนที่ 1 C 40 12 ม.ม.

$P_g = 1.73\%$

$F'_c = 117.63$ Ksc

$F_y = 3441.12$ Ksc

หรือ $P_y = 3300$ Kg / เส้น

$P_{lab} = 38675$ Kg

$P'_c = 34913.25$ Kg (คิดพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย)

= 90.27% ของ P_{lab}

$P_{elastie} = 10099.36$ Kg (คิดพื้นที่หน้าตัด 15 15 จาการออกแบบ)

= 26.11% ของ P_{lab}

C 80 12 ม.ม.

$P_g = 3.41\%$

$P_{lab} = 51595$ Kg

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$P_u' = 48129.66 \text{ Kg}$ (คิดพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย)

= 93.28% ของ Plab

Pelastc = 14600.86 Kg (คิดพื้นที่ 15 x 15 จากถารอกแบบ)

= 28.30% ของ Plab

c 16φ 12 ม.ม.

$P_g = 6.25\%$

Plab = 77225 Kg

$P_u' = 75822.27 \text{ Kg}$ (คิดพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย)

= 98.18% ของ Plab

Pelastc = 23577.54 Kg (คิดพื้นที่ 15 x 15)

= 30.53% ของ Plab

c 20φ 12 ม.ม.

$P_g = 8.00\%$

Plab = 84945 Kg

$P_u' = 88078.82 \text{ Kg}$ (คิดพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย)

= 103.69% ของ Plab

Pelastc = 28052.42 Kg (คิดพื้นที่ 15 x 15)

= 33.02% ของ Plab

ตอนที่ 2 $F_c' = 117.92 \text{ Ksc}$

$P_y = 11100 \text{ Kg}$ ต่อเส้น

$F_y' = 3533.24 \text{ Ksc}$

c 6φ 20 ม.ม.

$P_g = 8.34\%$

Plab = 53500 Kg

$P_u' = 87252.17 \text{ Kg}$ (คิดจากพื้นที่เฉลี่ย)

Pelastc = 28258.47 Kg (คิดจากพื้นที่ 15 x 15)

= 52.82% ของ Plab

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Plab ค่ำกว่า $P'_u = 38.68\%$ เทียบจาก P'_u
C 7φ/20 ม.ม.

$$P_g = 9.97\%$$

$$Plab = 54467 \text{ Kg}$$

$$P'_u = 97490.64 \text{ Kg} \quad (\text{คิดจากพื้นที่เฉลี่ย})$$

$$Pelastic = 32015.54 \text{ Kg} \quad (\text{คิดจากพื้นที่ } 15 \times 15)$$

$$= 58.78\% \text{ ของ } Plab$$

Plab ค่ำกว่า $P'_u = 44.13\%$ เทียบจาก P'_u

C 8φ 20 ม.ม.

$$P_g = 11.10\%$$

$$Plab = 56450 \text{ Kg}$$

$$P'_u = 108875.61 \text{ Kg} \quad (\text{คิดจากพื้นที่เฉลี่ย})$$

$$Pelastic = 35799.64 \text{ Kg} \quad (\text{คิดจากพื้นที่ } 15 \times 15)$$

$$= 63.42\% \text{ ของ}$$

Plab ค่ำกว่า $P'_u = 48.15\%$ เทียบจาก

C 9φ 20 ม.ม.

$$P_g = 12.65\%$$

$$Plab = 82550 \text{ Kg}$$

$$P'_u = 119363.32 \text{ Kg} \quad (\text{คิดจากพื้นที่เฉลี่ย})$$

$$Pelastic = 39583.74 \text{ Kg} \quad (\text{คิดจากพื้นที่ } 15 \times 15)$$

$$= 47.95\% \text{ ของ } Plab$$

Plab ค่ำกว่า $P'_u = 30.84\%$ เทียบจาก P'_u

จากการทดลองจะพบว่า ที่เปอร์เซ็นต์เหล็กเสริมระหว่าง 1.73%-7% แนวโน้มการรับน้ำหนักจะเป็นไปตามทฤษฎีกำลังประลัย คือ กำลังที่ไคจากทฤษฎีกำลังประมาณ 90% ถึง 100% ของกำลังที่รับไคจากการทดลอง ส่วนทฤษฎีอัสติกจะมีกำลังรับประมาณ 25% ถึง 30% ของน้ำหนักที่รับไคจากการทดลอง

เมื่อเสริมเหล็กที่ 8% จะเห็นไคจากกราฟว่า ค่าที่ไคจากทฤษฎีกำลังประลัยจะเกินกว่าค่าที่ไคจากการทดลองเล็กน้อย ส่วนทฤษฎีอัสติกจะมีค่าอยู่ประมาณ 33% ของกำลังที่รับไคจากการทดลอง แนวโน้มค่าทางทฤษฎีอัสติกจะมีค่าสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับค่าที่ไคจากการทดลอง

เมื่อเสริมเหล็กเกินกว่า 8% ค่ากำลังที่รับไคจากการทดลองมีค่าต่ำกว่าทฤษฎีกำลังประลัยมาก ประมาณ 30%-50% เมื่อเทียบกับกำลังที่รับไคตามทฤษฎีกำลังประลัย แต่เมื่อเสริมเหล็กเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะรับกำลังไคเพิ่มขึ้น เช่นที่ เปอร์เซ็นต์ 9.97 รับกำลังไคมากกว่าที่เปอร์เซ็นต์ 8.34 เล็กน้อย ที่เปอร์เซ็นต์ 11.1 รับกำลังไคมากกว่าที่เปอร์เซ็นต์ 9.97 เพิ่มขึ้นอีก ส่วนที่เปอร์เซ็นต์ 12.65 รับกำลังไคมากกว่าที่เปอร์เซ็นต์ 11.1 มาก แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะรับกำลังไคก็ขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ส่วนค่ากำลังที่ไคจากทฤษฎีอัสติก จะมีค่าประมาณ 35-65 เปอร์เซ็นต์ของกำลังที่รับไคจากการทดลอง แสดงว่าการออกแบบโดยทฤษฎีอัสติกจะยังคงให้ความปลอดภัยไคอยู่ ถึงแม้ว่าจะเสริมเกินกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม และเพื่อที่จะทราบถึงพฤติกรรมการรับกำลังของเสา จึงควรที่จะวิเคราะห์ถึงกำลังของคอนกรีต และเหล็กเสริมที่รับไคที่เปอร์เซ็นต์ต่าง ๆ จากค่าที่ไคจากการทดลอง ทั้งนี้กำหนดให้

$$P_y = 3300 \text{ Kg} \quad \text{ค่อเส้น}$$

$$F'_c = 117.63 \text{ Ksc}$$

$$P_s = \text{กำลังรับของเหล็กเสริม}$$

$$P_c = \text{กำลังรับของคอนกรีต}$$

C 4φ 12 m.m. Ac = 217.164 Cm²

P = 38675 Kg

P_s = 13200 Kg

P_c = 25475 Kg

แสดงว่าคอนกรีตมีกำลังรับไค = 117.31 Ksc

C 8φ 12 m.m. Ac = 217.328 Cm²

P = 51595 Kg

P_s = 26400 Kg

P_c = 25195 Kg

แสดงว่าคอนกรีตมีกำลังรับไค = 115.93 Ksc

C 16φ 12 m.m. Ac = 230.256 Cm²

P = 77225 Kg

P_s = 52800 Kg

P_c = 24425 Kg

แสดงว่าคอนกรีตมีกำลังรับไค = 106.08 Ksc

C 20φ 12 m.m. Ac = 220.820 Cm²

P = 84945 Kg

P_s = 66000 Kg

P_c = 18945 Kg

แสดงว่าคอนกรีตมีกำลังรับไค = 85.79 Ksc

จากการวิเคราะห์นี้ในช่วง 1% ถึง 8% เนื่องจากเหล็กมีการหดตัว
 ใคน้อยมาก เราจึงให้เหล็กรับกำลังไคถึงจุดคลากตามทฤษฎีกำลังประลัย ส่วน
 คอนกรีตจะมีกำลังลดลงมาตามที่ไคจากการทดลอง จะเห็นไคว่าการเสริมเหล็ก
 เป็นปริมาณที่มากขึ้นจะทำให้คอนกรีตมีกำลังลดลงจากตัวเลขข้างตน ดังนั้นในการ
 วิเคราะห์เพื่อหาพฤติกรรมการรับแรงในเสาที่มีการเสริมเหล็กเกิน 8% นี้ เราจะ
 ไคว่า คอนกรีตต้องมีกำลังลดลงไปอีกแน่นอน ส่วนเหล็กเสริมก็จะรับกำลังไคไม่
 ถึงจุดคลาก เพราะมีค่ากำลังที่รับไคจากการทดลองนี้ มีค่าต่ำกว่าค่ากำลังรับของ
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เหล็กที่จุกคกลาง (กำลังที่จุกคกลางคูณพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม) เราจะใ้พฤติกรรมการรับแรง 3 ขอ

1. ในช่วง 1-8 เปอร์เซ็นต์ กำลังของเหล็กเสริมจะรับไ้ถึงจุกคกลาง ส่วนคอนกรีตจะมีกำลังลดลงเรื่อย ๆ ถ้าเปอร์เซ็นต์เหล็กเพิ่มขึ้น

2. ในช่วง 8-11 เปอร์เซ็นต์ กำลังของเหล็กเสริมจะรับไ้ไม่ถึงจุกคกลาง แต่ก็รับไ้เพิ่มขึ้น ถ้าเสริมเหล็กมากขึ้น ส่วนกำลังของคอนกรีตก็ลดลงเรื่อย ๆ

3. ในช่วง 11-13 เปอร์เซ็นต์ กำลังของเหล็กเสริมจะรับไ้มากขึ้น จนอาจถึงจุกคกลาง แต่กำลังของคอนกรีตก็จะน้อยลงไปเรื่อย ๆ





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากผลการที่ทดสอบ ทำให้เราทราบว่า การเสริมเกินกว่า 8% ที่ ว.ส.ท. กำหนดนั้น จะมีผลเสีย คือ ค่ากำลังที่รับได้จริงจะลดต่ำลงจากที่ควรจะได้จากกำลังประลัยมาก และกำลังที่ไคยังน้อยกว่าการเสริมเหล็กที่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่า 8% เสียอีก เช่นที่ $P_g = 6.25\%$ มีกำลังมากกว่า $P_g = 9.97\%$ และ 11.10% แต่อย่างไรก็ดีที่เปอร์เซ็นต์เหล็กเสริมเกินกว่า 8% มาก ๆ แนวโน้มการรับกำลังคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งก็จะไปอยู่ในกรณีของการเสริมเหล็กรูปพรรณหรือเสาเหล็กไป แต่การทดลองนี้จะนำไปใช้ในกรณีเสริมเหล็กเกิน 8% เล็กน้อยเท่านั้น คือ ช่วงระหว่าง $8.00\% - 12.00\%$ จะสามารถให้ผลดังกล่าวเพื่อนำไปวิเคราะห์ถึงความปลอดภัยในแง่ของการที่กำลังที่รับได้จริงลดลงจากทฤษฎีกำลังประลัยมากน้อยเพียงใด เพื่อที่ว่าบางโอกาส เช่นที่จุกคอในเสามีเหล็กเสริมเกินกว่า 8% ของหน้าตัด เราจะไคได้ถึงส่วนนั้น ๆ มีโอกาสที่จะรับน้ำหนักเกินกว่าการออกแบบมากหรือไม่ ถ้ามีโอกาสที่จะรับน้ำหนักเกินจากการออกแบบไว้มากก็ควรจะหลีกเลี่ยงการคอเหล็ก โดยการทาบ เพราะจะทำให้กำลังลดลงไป ซึ่งเป็นอันตรายต่อโครงสร้าง ดังนั้นเราจึงไม่ควรเสริมเหล็กเกิน 8% เพราะนอกจากกำลังที่รับได้จะลดลงไปแล้ว การทำงานในแง่ของการแตกอนกรีตก็ลำบาก การคอกและผูกเหล็กก็ยุ่งยากและต้องใส่เหล็กปลอกหรืออย่างหนาแน่นซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองไปอีก สรุปโดยทั้งหมดแล้วจากการทดลอง จะทำให้ทราบถึงพฤติกรรมในการรับแรงของทั้งคอนกรีตและเหล็กเสริมที่เปอร์เซ็นต์ $1\% - 8\%$ และ $8\% - 12.65\%$ ผลการทดลองสามารถนำไปใช้ในการคำนวณหาความปลอดภัยที่จุกคอเสา เมื่อคอกทาบแล้วเปอร์เซ็นต์เหล็กเกิน 8% โดยการคัดแปลงค่าที่ไคจากทฤษฎีกำลังประลัยลดกำลังลง โดยการใส่ขอมูลการลดกำลังจากตาราง ส่วนในทางปฏิบัติงานในประเทศของเราจะใช้ทฤษฎีอัตราสติกคำนวณกำลังรับน้ำหนักซึ่งจะเห็นว่าปลอดภัยใช้ไค โดยตลอดไม่ว่าจะเกิน 8% หรือไม่ก็ตาม แต่การที่ว.ส.ท. กำหนดห้ามใช้เกิน 8% คงจะเป็นเพราะว่าการใช้เหล็กมาก ๆ ทำงานลำบากและคอนกรีตที่เทไคจะเป็นโพรงมาก ซึ่งเป็นอันตรายมาก เพราะนอกจากการที่เสริมเกินกว่า 8% กำลังที่ไคจะลดลง ถึงแม้จะทำกรเทและกระทุงคอนกรีตอย่างไค จนไคคอนกรีตที่มีคุณภาพไม่เป็นโพรงแล้วก็ตาม กำลังคอนกรีตก็ยังจะลดลงไปอีก ถ้าคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไคเป็นโพรงมากจนไม่อาจรับกำลังไคไคการคำนวณไคๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เลย จะเห็นได้ว่า การควบคุมคุณภาพเป็นไปไต่ยาก ดังนั้น ว.ส.ท. จึงมีข้อห้าม สำหรับข้อนี้ คือห้ามเสริมเหล็กเกิน 8% แคตจอร์คอยู่ในเสาโคที่มีการทอขวางของ เสา ซึ่งจะทำให้เปอร์เซ็นต์ของหน้าตัดนั้น ๆ เกินกว่า 8% ถ้าทอโดยวิธีทาบ แล้วก็ควรใช้วิธีค่อโดยการเชื่อม เพราะจะทำให้โคเปอร์เซ็นต์เหล็กเสริมที่หน้า ตัดคงถาวร มีค่าน้อยลงไม่ควรให้เกิน 8% ถึงแม้ว่าการทอเชื่อมนั้นจะเสียค่าใช้จ่าย สูงกว่าก็ตาม เมื่อค่านึงถึงความปลอดภัยแล้ว ก็ควรจะทำ การเชื่อมดีกว่า ในกรณีที่มีการทาบแล้วเกินกว่า 8% นี้ ส่วนโอกาสในการเสริมเหล็กมาก ๆ เพื่อจะลดขนาดหน้าตัดเสาคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ ก็จะใช้โคมากที่สุด 8% ตาม ว.ส.ท. กำหนดเท่านั้น เพราะไม่สามารถเพิ่มปริมาณเหล็กเสริม เพื่อลดหน้า ตัดโคมากกว่านี้อีกแล้ว เนื่องจากเกินกว่า 8% กำลังที่รับโคจะลดลง



ประโยชน์ที่ได้จากการทดลอง

1. ทำให้ทราบพฤติกรรมของเสาสั้น 3 ช่วง คือ
 - 1.1 ช่วง 1-8%
 - 1.2 ช่วง 8-11.1%
 - 1.3 ช่วง 11.1-12.65%
2. การที่ใช้ปริมาณเหล็กเพิ่มขึ้นในการที่จะลดหน้าตัดลง เพราะเนื่องจากเหล็กรับกำลังได้มากกว่าคอนกรีต เมื่อมีหน้าตัดเท่ากัน ใช้ได้ไม่เกิน 8%
3. จะทำให้มีการคำนึงถึงจุดค้ำยันเสา เพื่อการออกแบบ หรือ การก่อสร้างมากขึ้น
4. เหตุผลของ ว.ส.ท. ในการกำหนดให้ใช้ปริมาณเหล็กเสริมในเสาได้ไม่เกิน 8%

บรรณานุกรม

1. สนั่น เจริญเฒ่า และ วินิต ช่อวิเชียร คอนกรีตเสริมเหล็ก พิมพ์ครั้งที่ 6
พ.ศ. 2527

2. วินิต ช่อวิเชียร คอนกรีตเทคโนโลยี พิมพ์ครั้งที่ห้า
พ.ศ. 2526

3. วินิต ช่อวิเชียร กราฟออกแบบเสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก พ.ศ. 2527

4. ผศ. ศิริวัฒน์ ไชยชนะ ปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี
พ.ศ. 2530

5. วินิต ช่อวิเชียร รายละเอียดการเสริมเหล็กอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก