

SPECIAL PROJECT



เรื่อง คอนกรีตเสริมเส้นใย

(FIBER-REINFORCED CONCRETE)

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ดร.ศรัทธา หิรัญมาศ

โดย

นายมงคล ทิชะอินทรศักดิ์

รหัส 29.1916

ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง  
หลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้าง ปีการศึกษา 2532

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หน้าอนุมัติ

ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง อนุมัติให้นับรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าทดลองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง

.....  
(อ. สุรัตน์ หวังเจริญ)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง


กรรมการวิเทศ

.....  



(อ. กร. ศรีกริช หิรัญมาศ)

.....  


(อ. ศิริวชนน์ ไชยชนะ)

.....  



(อ. ชานวย พานิชกุลหงษ์)

.....  


(อ. ศิลป์ชัย จานสุวรรณ)

.....  
(อ. สุพจน์ ศรีนิล)

กรรมการวัดผด

.....  3/5/33

(ช. วิบูลย์ ฐิติญาณ)

.....

(ช. เกษม อมรินทร์)

..... 

(อ. ศักดิ์ชัย รัตนวงษ์)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ได้ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการศึกษาโครงการพิเศษครั้งนี้มาเป็นอย่างดีตลอดจนเพื่อนๆทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกันทำให้การทดสอบคอนกรีตสำเร็จ เร่งด่วนไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณการศึกษาโครงการพิเศษในครั้งนี้ก็คงจะไม่สามารถสำเร็จลงได้ถ้าปราศจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกๆ ท่านที่ได้คำแนะนำแก่ผู้จัดทำ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆ ท่านในภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.ดร.ศรัทธา หิรัญมาศ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามา ณ.นี้ และท้ายนี้ผู้จัดทำใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคือ บิลลา มารดา ที่ได้เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำสามารถศึกษา, ทดสอบ, รวบรวมข้อมูล และเรียบเรียงจัดทำรายงานฉบับนี้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปร่างขึ้นมาได้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : คอนกรีตเสริมเส้นใย (Fiber-Reinforced Concrete)

ผู้ทำการศึกษา : นายมงคล กิยะอินทรศักดิ์ 29.1916

วัตถุประสงค์ :-

ทำการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานของคอนกรีตเสริมเส้นใยกับคอนกรีตล้วนเมื่อแข็งตัวแล้ว ซึ่งได้แก่การทดสอบกำลังรับแรงอัด, กำลังรับแรงดึง, กำลังก้ม และความต้านทานต่อการแตกร่อนของเนื้อคอนกรีต เพื่อค้นหาข้อได้เปรียบต่างๆ ของคอนกรีตเสริมเส้นใยที่มีคอนกรีตล้วนทั้งนี้ เส้นใยที่นำมาใช้เสริมคอนกรีตนั้นจะมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ

1. เส้นใยโพลีเมอร์ (Polymeric fibers) ชนิด Polypropylene ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า "Forta Fiber CR" เป็นเส้นใยสังเคราะห์จำพวกโพลีเมอร์ที่มนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น โดยมีความยาวท่อนละ  $\frac{3}{4}$  นิ้ว
2. เส้นใยกานมะพร้าวเป็นเส้นใยจากพืชในธรรมชาติที่ได้จากการนำกานมะพร้าวแห้งมาเข้าเครื่องปั่นออกมาเป็นเส้นใย

โดยทำการนำเส้นใยกานมะพร้าวมาใช้นั้นเป็นเพียงการทดลองนำเส้นใยจากพืชในธรรมชาติซึ่งจัดว่าเป็นของเหลือใช้มาเสริมคอนกรีตแล้วตรวจสอบคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตเสริมเส้นใยกานมะพร้าวว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับคอนกรีตเสริมเส้นใยสังเคราะห์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น โดยใช้ส่วนผสมคอนกรีต 2 แบบด้วยกัน คือ 1 : 2 : 2 และ 1 : 2 : 3 (อัตราส่วนปูนซีเมนต์ : หิน : ทราย) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนผสมคอนกรีตที่มีผลกระทบท่อคอนกรีตเสริมเส้นใย

หน้า

รายงานฉบับนี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการศึกษาโครงการพิเศษ (Special Project) ความหลังผู้ศรัทธาวิศวกรรมก่อสร้างของภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการศึกษาโครงการพิเศษในเรื่อง คอนกรีตเสริมเส้นใย (Fiber-Reinforced Concrete) ซึ่งมีการละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเส้นใยเปรียบเทียบกับคอนกรีตธรรมดาในเรื่องของกำลังรับแรงอัด, แรงดึง, โมดูลัสยืดหยุ่น และความสัมพันธ์การแตกร่อนของเนื้อคอนกรีตตามมาตรฐานของ ASTM และยังได้มีการทดลองนำเส้นใยตามธรรมชาติมาผสมคอนกรีตแทนเส้นใยสังเคราะห์ เพื่อดูความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานต่อไปในอนาคต รวมทั้งบทสรุปและวิเคราะห์ข้อดีที่ได้จากการทดสอบ นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายจากการทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่างประกอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับผู้ที่ได้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย และหากพบข้อผิดพลาดประการใดภายในรายงานฉบับนี้ทางผู้จัดทำขออภัยไว้แต่เพียงผู้เดียว ส่วนคุณงามความดีใดๆ ก็ความชอบมอบให้แก่ผู้มีพระคุณคือผู้จัดทำทุกๆ ท่าน

ผู้จัดทำ



นายมงคล ทิยะอินทรศักดิ์, รหัส 291916  
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  
หลักสูตรวิศวกรรมก่อสร้าง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

## สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 : บทนำ	2
บทที่ 2 : วิธีการศึกษา	6
- การหาค่าความถี่จำเพาะของเส้นใยตามมะพร้าว	7
- การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต	8
- การหาปริมาณเส้นใยที่จะใช้ผสมคอนกรีต	10
- การผสมคอนกรีตความถี่ในส่วนที่ออกแบบไว้	10
- การทดสอบคอนกรีตความถี่ซึ่งกำหนดไว้	12
บทที่ 3 : การนำเสนอผลการทดสอบ	18
บทที่ 4 : บทสรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ	39
บทที่ 5 : ปัญหาและอุปสรรคในการทดสอบ	50
บทที่ 6 : ภาพถ่ายประกอบการทดสอบ	53
บรรณานุกรม	65



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทนำ

เนื่องจากคุณสมบัติกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตต่ำกว่ากำลังรับแรงอัดมากดังนั้น จึงทำให้คอนกรีตอยู่ในวิถัประเภที่เปราะ ทำให้การออกแบบแบบคอนกรีตโครงสร้างไม่ค่อยจะคำนึงถึงความสามารถในการรับแรงดึงของคอนกรีตมากนัก ซึ่งก็ไม่มีผลกระทบต่อกอนกรีตเมื่ออยู่ในสถานะที่เป็นจริงในขณะที่ใช้งานหักเห่าโร ทั้งนี้ก็เพราะว่าการออกแบบมักจะให้เหล็กเสริมคอนกรีตเป็นส่วนรับแรงดึงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง แต่อย่างไรก็ตามหน่วยแรงดึงส่วนใหญ่อัเกิดขึ้นในคอนกรีตก็มักจะทำให้เกิดการร้าวร้าวขึ้นบนผิวของคอนกรีตซึ่งจะเป็นสาเหตุของความเสียหายของคอนกรีตนั้นลดลง และจากเหตุผลต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นถ้าหากเราสามารถค้นพบเทคนิควิธีการที่จะทำให้คอนกรีตมีกำลังรับแรงดึงได้สูงขึ้นมาแล้วย่อมหมายถึงคุณค่าของคอนกรีตก็จะได้รับเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย สิ่งนี้เองในวิธีการต่างๆ ที่ได้ทำการค้นคว้าศึกษากันมานั้นก็คือ การนำเส้นใย(Fibers) มาเสริมคอนกรีตเรียกว่า "คอนกรีตเสริมเส้นใย(Fiber-Reinforced Concrete; FRC)" เส้นใยที่นำมาเสริมคอนกรีตนั้นก็เพื่อช่วยรับแรงดึงที่เกิดขึ้นในเนื้อคอนกรีตและช่วยประสานเนื้อคอนกรีตไม่ให้เกิดการร้าวร้าวขึ้น

ชนิดของเส้นใย(Types of fibers)

เส้นใย(Fibers) ที่นำมาเสริมในคอนกรีตนั้นมีด้วยกันหลายชนิดแตกต่างกันไปตามลักษณะกับคุณสมบัติของเส้นใยนั้นเช่น เหล็ก, แก้ว(Glass), โพลีเอสเตอร์, เซรามิก, โยด(Abestos) และเส้นใยจากพืชในธรรมชาติ ทั้งนี้การนำเส้นใย(Fibers) เหล่านี้มาใช้งานจะต้องพิจารณาถึงราคาและประสิทธิภาพที่จะได้รับด้วย ซึ่งจะกล่าวถึงคุณสมบัติโดยทั่วๆ ไปของเส้นใย(Fibers) ชนิดต่างๆ โดยย่อดังต่อไปนี้ คือ

1. เส้นใยเหล็ก(Steel fibers)

เส้นใยชนิดนี้อาจจะเกิดขึ้นมาโดยการนำแกนเหล็กขนาดเล็กมาถักออกเป็นก้อนๆ, นำแผ่นเหล็กมาถักออกเป็นเส้นๆ หรือโดยการหลอมละลายแล้วรีดออกมาเป็นเส้นๆ โดยที่ผิวของเส้นใยนี้อาจจะเรียบหรือขึ้นรูปเป็นลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวด้วยก็ได้ เส้นใยเหล็กนี้จะมีน้ำหนักหนาแน่นมากเมื่ออยู่ในเนื้อคอนกรีตแต่ถ้าอยู่ในบริเวณผิวของคอนกรีตก็จะเกิดลมขึ้นได้ง่ายทำให้ความหนาแน่นลดลงและผิวคอนกรีตจะแตกไม่สวยงามนัก

## 2. เส้นใยแก้ว (Glass fibers)

เส้นใยชนิดนี้มักจะถูกหักออกเป็นเส้นๆ และในแต่ละท่อนก็จะประกอบด้วยเส้นใยประมาณ 100-400 เส้น เส้นใยแก้วที่หักกันทั่วไปไม่เหมาะที่จะนำมาเสริมในคอนกรีตได้ เพราะว่าสภาพปฏิกิริยา Alkaline ที่มีอยู่ในคอนกรีตจะทำให้กำลังรับแรงของเส้นใยลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งน้ำหนักจะนำเส้นใยแก้วมาเสริมคอนกรีตแล้ว เส้นใยนั้นจะคงมี  $ZrO_2$  เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย เพื่อต้านทานต่อภาวะ Highly alkaline ซึ่งจะทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แต่เส้นใยแก้วประเภทนี้ก็ยังจะคงหักง่ายไปเพื่อให้มีคุณสมบัติดีขึ้น

## 3. เส้นใยหิน (Asbestos fibers)

เส้นใยชนิดนี้ได้ถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ก่อนและก่อนประกอบขึ้นๆ ของอาคารเป็นเวลานานแล้ว เพราะด้วยคุณสมบัติที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนหรือดูดซึบได้สูง แต่อย่างไรก็ตามเส้นใยชนิดนี้ก็มีข้อเสียคือ เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวคือ กัดกร่อนและใช้งาน

## 4. เส้นใยโพลีเมอร์ (Polymeric fibers)

เส้นใยชนิดนี้มักจะทำมาจากไนลอน (Nylon) หรือโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) ซึ่งมีค่าอีลาสติก (Elastic) ต่ำกว่าของคอนกรีต ดังนั้นเส้นใยชนิดนี้จึงไม่สามารถเสริมกำลังรับแรงให้กับคอนกรีตได้สักเท่าไร แต่อย่างไรก็ตามเส้นใยชนิดนี้ก็มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความต้านทานต่อแรงกระแทกและป้องกันการแตกร่อนของเนื้อคอนกรีตได้และยังมีความสามารถต้านทานต่อการกัดกร่อนได้อีกด้วย

## 5. เส้นใยจากพืชธรรมชาติ (Natural organic fibers)

เส้นใยชนิดนี้มีได้แก่ เส้นใยจากกกมะพร้าว หรือเส้นใยจากปอ ซึ่งหมายถึงเส้นใยเซลลูโลส (Cellulose) ของพืชนั่นเอง เส้นใยชนิดนี้มีค่าอีลาสติก (Elastic) ต่ำกว่าของคอนกรีตและถ้าหากอยู่ในสภาวะที่เปียกชื้นก็จะเสื่อมสภาพลงได้

ดังนั้น จากคุณสมบัติโดยข้อที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเลือกใช้เส้นใยโพลีเมอร์ (Polymeric fibers) และเส้นใยจากพืชธรรมชาติ (Natural organic fibers) คือเส้นใยจากก้ามมะพร้าว ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า เส้นใยโพลีเมอร์ (Polymeric fiber) เป็นเส้นใยชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีการใช้ในประเทศไทยมาก่อนและในปัจจุบันได้มีผู้นำเข้ามาจำหน่าย

บ้างแล้ว ส่วนเส้นใยรองก้ามมะพร้าวนั้นก็ เป็นเส้นใยราคาถูกที่สามารถจัดหามาได้ง่ายและ  
 ในบางครั้งก็จัดเป็นวัสดุเหลือใช้เสียด้วยซ้ำไป เพียงแค่ก้ามมะพร้าวแห้งมา เจ้าเครื่องนี้  
 ออกมาเป็นเส้นใยที่จะได้เส้นใยรวมทั้งจะนำไปใช้งานได้ทันที



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## วิธีการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของคอนกรีตที่เสริมเส้นใยกับคอนกรีตล้วนว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตที่เสริมเส้นใยแล้วมีอยู่อย่างจำกัดจึงทำการทดสอบคอนกรีตเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ คือ

1. การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัด (Compressive strength) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอก (Cylinder) ตามมาตรฐานของ ASTM: C 39-72; ASTM Cylinder test for compressive strength
2. การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึง (Tensile strength) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอก (Cylinder) ตามมาตรฐานของ ASTM: C 496-71; ASTM Cylinder test for tensile strength
3. ทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึงจากการทดสอบกำลังค้ำของคานคอนกรีตซึ่งมีแรงกระทำที่ 1 ใน 3 ของช่วงคาน (Span length) รวม 2 จุด (Third-point loading) ตามมาตรฐานของ ASTM: C 78-75; Flexural test
4. ทดสอบหาคุณสมบัติความต้านทานต่อการแตกร้าวของเนื้อคอนกรีตจากการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่ขึ้นรูปแล้ววางในอาคารสูง โดยมีอัตราส่วนความสูงต่อความหนาแน่นของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง (H/T ratio) เท่ากับ 3.5:1

ในแต่ละตัวที่จะทำการทดสอบนั้นจะจัดให้มีตัวอย่างคอนกรีต 3 ชนิด คือ 1 ชุด ที่จะใช้ในการทดสอบสามหัวข้อต่างๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะประกอบด้วย

1. คอนกรีตล้วน
2. คอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเมอร์
3. คอนกรีตเสริมเส้นใยตามมะพร้าว

ทั้งนี้คอนกรีตใน 1 ชุด นั้นจะต้องมีส่วนผสมของคอนกรีต (MIX) ซึ่งได้แก่อัตราส่วนของ ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน และอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c ratio) ที่เท่ากัน กล่าวคือคอนกรีตล้วนผสมหนึ่งๆ จะต้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน สำหรับคอนกรีตตัวอย่าง 3 ชนิด ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้ววิธีการศึกษาจะสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ๆ ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. บันทึกขอ คือ

1. ค่าค่าความถี่ของจำเพาะของเส้นใยกานมะพร้าว
2. ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต
3. ค่าปริมาณเส้นใยที่จะใช้ผสม
4. ค่าการผสมคอนกรีตความถี่บางส่วนที่ออกแบบไว้
5. ค่าการผสมคอนกรีตความถี่ข้อที่คำนวณไว้ในคอนกรีต
6. นำผลการผสมมาจัดรูปแบบการแสดงผลให้เป็นระบบ และจากชั้นเรียนต่างๆ ข้างต้นสามารถที่ระนำมากล่าวโดยละเอียดได้ดังนี้

1. ค่าค่าความถี่ของจำเพาะของเส้นใยกานมะพร้าว

เนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติของ เส้นใยนั้นจะกำหนดเป็นร้อยละโดยปริมาตรของ เส้นใยต่อคอนกรีต ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นที่องค์ค่าค่าความถี่ของจำเพาะของเส้นใยกานมะพร้าว เสียก่อน โดยมีวิธีการดังนี้

1.1 นำเส้นใยกานมะพร้าวที่หักแห้งสนิทแล้วมาคั้นหอยออกเป็นก้อนๆ ใม่มีความ ยาวสูงสุดได้ไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการเทใส่ลงในขวดแก้วสำหรับหา ความถี่ของจำเพาะและยังช่วยให้ค่าความถี่ของจำเพาะที่ได้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.2 นำเส้นใยกานมะพร้าวที่คั้นหอยเสร็จแล้วมาตั้งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งซีเล็ก- กรอนิค และจดบันทึกค่าไว้

1.3 นำเส้นใยกานมะพร้าวที่ชั่งน้ำหนักแล้วมาแช่ในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิห้องและทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงหรือกว่านั้น เพื่อให้เส้นใยกานมะพร้าวทั้งหมดจมตัวลงสู่ก้นถ้วยชั่ง

1.4 นำน้ำที่แยกจากข้อ 1.3 มากรองเอาเส้นใยกานมะพร้าวออกด้วยตากรอง หลังจากนั้นให้นำเส้นใยกานมะพร้าวที่กรองได้มาเปลี่ยนเข้าหรือกระดาษให้กระดาษอย่าง ทั่วถึง เพื่อดูดซับน้ำที่เกาะที่เกาะติดอยู่บนผิวของเส้นใยกานมะพร้าวออกให้หมดก่อนที่จะนำไปทดลอง ในขวดแก้วหาความถี่ของจำเพาะต่อไป

1.5 เชื้อขวดแก้วสำหรับหาความถี่ของจำเพาะให้สะอาดแล้วเทน้ำที่กลั่นลงไป ในขวดแก้วโดยให้มีปริมาตรอยู่ต่ำกว่าปริมาตร สูงสุดของขวดแก้วประมาณ 10 มิลลิลิตร โดย จะต้องอ่านระดับของน้ำที่กลั่นที่แท้จริงและจดบันทึกค่าเอาไว้เป็น  $n_1$

1.6 นำเส้นใยตามมะพร้าวจากข้อ 1.4 มาล่อยๆ เติมลงในชวลแก้วและเมื่อเริ่มจะเรียบร้อยแล้วก็ให้ปิดฝาและเขย่าชวลแก้ว เพื่อให้เส้นใยตามมะพร้าวจมตัวลงสู่ก้นชวลแก้วทั้งหมด หลังจากนั้นก็ทิ้งชวลแก้วทิ้งไว้สักครู่

1.7 เมื่อเส้นใยตามมะพร้าวจมตัวลงสู่ก้นชวลแก้วทั้งหมดแล้วก็ให้อ่านระดับของน้ำในภาชนะและจดบันทึกไว้เป็นค่า  $n_2$

1.8 ค่าความถ่วงจำเพาะของเส้นใยตามมะพร้าวจะได้จากค่าเฉลี่ยของการหา 3 ครั้งด้วยกัน โดยที่ค่าความถ่วงจำเพาะนี้จะหาได้จากสมการต่อไปนี้คือ

$$\text{ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)} = \frac{\text{น้ำหนักเส้นใยตามมะพร้าวที่ใส่ลงในชวลแก้ว}}{\text{ปริมาตรของน้ำที่เพิ่มขึ้นของน้ำในภาชนะ (n2-n1)}}$$

ซึ่งผลที่ได้จะมีดังนี้

ครั้งที่ 1: น้ำหนักของเส้นใยตามมะพร้าว = 2.5 กรัม,  $n_1 = 430 \text{ ml.}$ ,  $n_2 = 433.3 \text{ ml.}$

$$\text{จะได้ความถ่วงจำเพาะ} = 2.5 / (433.3 - 430) = 0.76$$

ครั้งที่ 2: น้ำหนักของเส้นใยตามมะพร้าว = 2.5 กรัม,  $n_1 = 430 \text{ ml.}$ ,  $n_2 = 433.5 \text{ ml.}$

$$\text{จะได้ความถ่วงจำเพาะ} = 2.5 / (433.5 - 430) = 0.71$$

ครั้งที่ 3: น้ำหนักของเส้นใยตามมะพร้าว = 2.5 กรัม,  $n_1 = 430 \text{ ml.}$ ,  $n_2 = 432.8 \text{ ml.}$

$$\text{จะได้ความถ่วงจำเพาะ} = 2.5 / (432.8 - 430) = 0.89$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยจาก 3 ครั้งได้} = (0.76 + 0.71 + 0.89) / 3 = 0.79$$

ดังนั้นค่าความถ่วงจำเพาะของเส้นใยโพรพิลีนเรซิน Polypropylene ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า "Forta CR (Concrete Reinforcement)" นี้: หากผู้ผลิตได้หามาแล้วซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.91

## 2. การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต

จะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ควบคู่ไปด้วยก็คือ ขนาดโกลของมวลรวม, ส่วนสละของมวลรวม, ค่าความยุบตัว (Slump), กำลังรับแรงอัดเฉลี่ยที่ต้องการ และหลักทฤษฎีของคอนกรีตเสริมเส้นใย (FRC) ซึ่งได้แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้

Typical Proportions for Normal-Weight Fiber-reinforced Concrete

Cement	325-560 kg/m <sup>3</sup> (550-950 lb/yd <sup>3</sup> ) <sup>a</sup>
w/c Ratio	0.4-0.6
Fine-aggregate/total aggregate	0.5-1.0
Maximum aggregate size	10 mm (3/8 in.)
Air content	6-9%
Fiber content	0.5-2.5% by volume <sup>b</sup>

<sup>a</sup>Pozzolan is often used to replace some of the cement when high cement contents are needed.

<sup>b</sup>Steel fiber: 1% = 78 kg/m<sup>3</sup> (132 lb/yd<sup>3</sup>); glass fiber: 1% = 25 kg/m<sup>3</sup> (42 lb/yd<sup>3</sup>).



ที่มา : Sidney Mindess and J. Francis Young, "Modern Developments," Concrete. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1981, pp. 633-634

จากตารางข้างบนสามารถที่จะกำหนดค่าต่างๆ ได้ดังนี้

- ขนาดโกลูของมวลรวมหยาบได้เท่ากับ 10 มิลลิเมตร หรือ 1 เซนติเมตร ซึ่งหมายถึงให้ใช้หินเกล็ดเป็นมวลรวมหยาบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้กับคอนกรีตเสริมเส้นใย
- จากลัทธิของมวลรวมละเอียดกับมวลรวมทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 0.5 - 1.0 นั้น หมายถึงลัทธิของมวลรวมละเอียดกับมวลรวมหยาบจะคงเท่ากับ 1 : 1 เป็นอย่างน้อย
- ค่าอัตราส่วนน้ำกับซีเมนต์ (w/c ratio) ต้องอยู่ในช่วงระหว่าง 0.4 ถึง 0.6
- ค่าอัตราส่วนปริมาตรปูนซีเมนต์ที่ของใช้คือ 325 - 560 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากข้อมูลข้างบนสามารถสรุปส่วนผสมต่างๆ ของคอนกรีตเสริมเส้นใยให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางทฤษฎีของคอนกรีตเสริมเส้นใย (FRC) ได้ดังนี้ (โดยกำหนดให้เป็นส่วนผสม MIX A)

อัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักของ ปูนซีเมนต์ : หยาบ : ละเอียด  
= 1 : 2 : 2

โดยใช้ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน 370 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ใช้หยาบและหิน เท่ากับ 740 "

และใช้น้ำในปริมาณ 150 " (w/c ratio = 0.4)

สำหรับส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้กันในงานคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ซึ่งมี

กำลังรับแรงอัดเฉลี่ยประมาณ 350 KSC. ก็จะมีรายละเอียดของส่วนผสมดังนี้ (โดยคำนวณให้เป็นส่วนผสม MIX B)

อัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักของ ปูนซีเมนต์ : หิน : ทราย : โย  
= 1 : 2 : 3

โดยใช้ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน 370 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ใช้ทราย เท่ากับ 740 "

ใช้หิน เท่ากับ 1110 "

และใช้น้ำในปริมาณ 180 "

(w/c ratio = 0.5)

### 3. หาปริมาณเส้นใยที่จะใช้ผสมคอนกรีต

เนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคของยูนิตเส้นใยโพลีเมอร์ (Polymeric fibers) ชนิด Polypropylene ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า "Forta CR" ไล้กำหนดให้ใช้เส้นใยโพลีเมอร์ในอัตราส่วน 0.1 % โดยปริมาตร ดังนั้นจึงกำหนดให้ใช้เส้นใยตามมะพร้าวในอัตราส่วน 0.1 % โดยปริมาตรด้วย และจากอัตราส่วนของเส้นใยคอนกรีตโดยปริมาตรนี้ก็สามารถหาปริมาณของเส้นใยที่ต้องใช้ผสมคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรได้ โดยการนำค่าความถ่วงจำเพาะของเส้นใยแต่ละชนิดมาคูณกับอัตราส่วนที่กำหนดไว้แล้วคูณด้วย 10 ที่จะได้น้ำหนักของเส้นใยที่จะต้องใช้ผสมคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรดังนี้

- ใช้เส้นใยโพลีเมอร์; Forta CR เท่ากับ  $0.91 * 0.1 * 10$

= 0.91 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

- ใช้เส้นใยตามมะพร้าว เท่ากับ  $0.79 * 0.1 * 10$

= 0.79 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

### 4. หาการผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนที่ออกแบบไว้

เนื่องจากไม่ผสมคอนกรีตที่มีขนาดไม่เพียงพอสำหรับการผสมคอนกรีตที่จะใช้ทดสอบได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องแบ่งการทดลองออกเป็นหลายๆ ความความเหมาะสมดังนี้

4.1 แบ่งเป็น 2 ส่วน ความส่วนผสมที่กำหนดไว้คือ MIX A และ MIX B โดยที่ในแต่ละส่วนนั้นยังต้องแบ่งออกเป็นหลายๆ อีก 3 ส่วน ความข้อ 4.2

4.2 แบ่งเป็น 3 ส่วน ความชนิดของส่วอย่าง 3 ชนิดคือ คอนกรีตฉนวน, คอน-

กรีกเสริมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และคอนกรีตเสริมเส้นใยตามมะพร้าว โดยที่ในแต่ละส่วนนี้จะ  
ต้องให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับหล่อแห้งของกรีกตัวอย่างทั้งหมดที่จะต้องใช้หล่ออบ ในทุกหัวข้อ  
ที่กำหนดไว้สำหรับคอนกรีตชนิดอื่นๆ ซึ่งจะมีจำนวนแห้งของกรีกตัวอย่างดังนี้ คือ

1. แห้งของกรีกตัวอย่างรูปทรงกระบอก

ใช้ 18 ตัวอย่าง ก่อ 1 MIX รวมทั้งสิ้น 36 ตัวอย่าง

2. คานขนาด 15 \* 15 \* 50 เซนติเมตร

ใช้ 9 ตัวอย่าง ก่อ 1 MIX รวมทั้งสิ้น 18 ตัวอย่าง

3. เสาขนาด 15 \* 15 \* 52.5 เซนติเมตร

ใช้ 9 ตัวอย่าง ก่อ 1 MIX รวมทั้งสิ้น 18 ตัวอย่าง

สำหรับขั้นตอนวิธีการผสมในส่วนย่อยแต่ละส่วนก็สามารถกล่าวได้ดังนี้ คือ

- ชั่งน้ำหนักส่วนผสมต่างๆ ให้ได้สัดส่วนตามที่ได้ออกแบบเอาไว้แล้วในข้อ 2.
- ชั่งน้ำหนักเส้นใยโพลีเอสเตอร์ให้ปริมาณตามที่กำหนดเอาไว้แล้วในข้อ 3.
- ร่อนหินเพื่อเอาเศษไม้ออกให้หมดและทำการล้างหินให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง
- ร่อนทรายเพื่อเอาเศษไม้และสิ่งสกปรกต่างๆ ออกให้หมด
- ลอยๆ ล้างเชิงส่วนผสมต่างๆ ที่เตรียมไว้แล้วใส่ลงในโม่ผสมคอนกรีตกลับกันไป  
ในขณะที่โม่กำลังเดินเครื่องอยู่
- เมื่อผสมคอนกรีตจนได้ที่แล้วก็ให้นำไปเทลงในแบบหล่อแห้งของกรีกตัวอย่างได้เอง  
ในกรณีที่เป็นคอนกรีตล้วน แต่ถ้าหากเป็นคอนกรีตเสริมเส้นใยให้นำเส้นใยที่เตรียม  
ไว้มาเทลงในโม่และผสมต่อไปอีก 6 - 7 นาที แล้วจึงนำไปเทลงในแบบหล่อแห้ง  
ของกรีกตัวอย่างต่อไป
- ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงในแบบหล่อนั้นจะต้องหาค่าความขยุ้มตัว (Slump) ของคอนกรีต  
ชนิดนั้นๆ เสียก่อนแล้วจึงนำคอนกรีตไปเทลงในแบบหล่อได้ โดยจะต้องแบ่งเตเป็น  
ชั้นๆ และใช้เหล็กกระทุ้งไว้แน่นในกรณีที่เป็นคอนกรีตล้วน แต่ถ้าหากเป็นคอนกรีต  
เสริมเส้นใยแล้วการทำให้นั้นจะต้องเขย่าจากภายนอกแบบหล่อแต่เพียงอย่างเดียว  
เท่านั้นห้ามใช้เหล็กกระทุ้งโดยเด็ดขาด ทั้งนี้แบบหล่อจะตั้งและอาบและมีความแข็ง-  
แรงอย่างเพียงพออีกด้วย

- เมื่อแกะแบบหล่อออกแล้วให้นำแท่งคอนกรีตตัวอย่างไปแช่น้ำเป็นเวลา 28 วัน ก่อนที่จะนำไปทดสอบต่อไป

5. วิธีการทดสอบคอนกรีตความแข็งแรงที่คำนวณไว้

จากตัวอย่างที่ได้ออกมาไว้สามารถที่จะแยกแยะความวิบัติการทดสอบได้ดังนี้

5.1 การทดสอบหากำลังรับแรงอัดของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอก

(Cylinder) ตามมาตรฐานของ ASTM: C 39-72; ASTM Cylinder Test for Compressive Strength ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- จะต้องใช้แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก 3 ตัวอย่าง ในการทดสอบคอนกรีต 1 ชนิด ก้อนจำนวนคอนกรีต 1 อัตราส่วน(MIX) กล่าวคือ จะต้องใช้แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกทั้งหมดเท่ากับ 18 ตัวอย่าง สำหรับการทดสอบหากำลังรับแรงอัด โดยสามารถแยกได้ดังนี้คือ

	คอนกรีตมวล	คอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเอสเตอร์	คอนกรีตเสริมเส้นใยความหนืด
MIX A	3 ตัวอย่าง	3 ตัวอย่าง	3 ตัวอย่าง
MIX B	3 "	3 "	3 "

- นำแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอกทั้งหมดจำนวนครบ 28 วัน แล้วมา Cap หัวทั้งสองข้างก่อนนำไปทดสอบด้วยเครื่อง Universal Testing Machine
- นำแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอกที่ cap หัวแล้วมาทดสอบกำลังรับแรงอัดโดยให้ load เพิ่มขึ้นในอัตรา  $2.5 \pm 1.0$  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร/วินาที จนกระทั่งแท่งคอนกรีตตัวอย่างแตกหักลง แล้วบันทึกค่าน้ำหนักประลัย(Ultimate load) เอาไว้เพื่อหากำลังรับแรงอัดของแท่งคอนกรีตตัวอย่างจากสูตรข้างล่างนี้ต่อไป

$$\sigma_c = \frac{P}{A}$$

เมื่อ  $\sigma_c$  = กำลังรับแรงอัด (Compressive strength); KSC.

P = น้ำหนักประลัย (Ultimate load); Kg.

A = พื้นที่หน้าตัดของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง; cm<sup>2</sup>.

5.2 การทดสอบหาค่าดึงรับแรงดึง ของแท่งคอนกรีตทึบอย่างรูปทรงกระบอก (Cylinder) ตามมาตรฐานของ ASTM: C 496-71; ASTM Cylinder Test for Tensile Strength ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- จำนวนและการจำแนกแท่งคอนกรีตทึบอย่างให้ทำเช่นเดียวกับการทดสอบค่าดึงรับแรงอัดของคอนกรีตในหัวข้อ 5.1
- นำแท่งคอนกรีตทึบอย่างรูปทรงกระบอกที่บ่มจนมีอายุครบ 28 วันแล้วมาทดสอบค่าดึงรับแรงดึง โดยการใช้แท่งคอนกรีตทึบอย่างในแนวนอน (Splitting Tension Test) ด้วยเครื่อง Universal Testing Machine จนกระทั่งแท่งคอนกรีตทึบอย่างแตกแยกออกเป็น 2 ส่วน แล้วหาค่าน้ำหนักประลัย (Ultimate load) เข้าไว้เพื่อหาค่าดึงรับแรงดึง (Tensile strength) ของแท่งคอนกรีตทึบอย่าง จากสูตรข้างล่างนี้ คือ

$$\sigma_T = \frac{2P}{\pi LD}$$

เมื่อ  $\sigma_T$  = ค่าดึงรับแรงดึง (Tensile strength); KSC.

P = น้ำหนักประลัย (Ultimate load); Kg.

L = ความสูงของแท่งคอนกรีตทึบอย่างรูปทรงกระบอก; cm.

D = เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งคอนกรีตทึบอย่างรูปทรงกระบอก; cm.

5.3 การทดสอบหาค่าดึงรับแรงดึงจากการทดสอบค่าดึงของคานคอนกรีต ซึ่งมีแรงกระทำที่ 1 ใน 3 ของช่วงคานรวม 2 จุด ตามมาตรฐานของ ASTM: C 78-75; Flexural Test ดังรายละเอียดต่อไปนี้


- คานคอนกรีตทึบอย่างที่ใช้ทดสอบจะมีขนาด 15.0 \* 15.0 \* 50.0 เซนติเมตร
- จำนวนและการจำแนกแท่งคอนกรีตทึบอย่างสามารถแยกได้ดังนี้

	คอนกรีตล้วน	คอนกรีตเสริมเส้นใย โพลีเมอร์	คอนกรีตเสริมเส้นใย กานะร้าว
<u>MIX A</u>	3 ตัวอย่าง	3 ตัวอย่าง	3 ตัวอย่าง
<u>MIX B</u>	3 "	3 "	3 "

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- นำท่อนคอนกรีตตัวอย่างที่มีขนาดยาวประมาณ 20 นิ้วนำมาทดสอบกำลังค้ำด้วยเครื่อง Universal Testing Machine โดยมีแรงกระทำที่ระยะ 1 ใน 3 ของช่วง span ระหว่างค้ำรองรับ (Support) สองตา รวม 2 จุด (Third-point loading) ซึ่งมีการจัดอุปกรณ์การทดสอบและตั้งขนาดท่อนตัวอย่างดังรูปข้างล่างนี้ จนกระทั่งคอนกรีตแตกหักลง แล้วหาค่าน้ำหนักเบ็ดประลัย (Ultimate load) เอาไว้เพื่อหาค่าโมดูลัสแตกหัก (Modulus of rupture) ซึ่งก็คือค่าที่บ่งบอกถึงกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตแบบหนึ่งคือไป

Diagrammatic view of a suitable apparatus for flexure test of concrete by third-point-loading method. This apparatus may be used inverted. If the testing machine applies force through a spherically seated head, the center pivot may be omitted, provided that one load-applying block pivots on a rod and the other on a ball.



ที่มา : Sidney Mindess and J. Francis Young, "Testing of Hardened Concrete," Concrete. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1981, pp. 427-430

- ค่าความต้านทานโมดูลัสแตกหัก (Modulus of rupture) ของคอนกรีตจากสูตรคือ  
ไปนี้ เมื่อรอยแตกหักของคานอยู่ในช่วง 1 ใน 3 ของกึ่งกลางช่วง span  
(Middle third)

$$R = \frac{PL}{bd^2}$$

เมื่อ R = โมดูลัสแตกหัก (Modulus of rupture); KSC.

P = น้ำหนักประลัย (Ultimate load); Kg.

L = ระยะระหว่างที่รองรับ; cm.

b = ความกว้างของคานคอนกรีตที่กว้างง่าย; cm.

d = ความลึกของคานคอนกรีตที่กว้างง่าย; cm.

และถ้าหากรอยแตกหักของคานอยู่ในช่วง 1 ใน 3 ของกึ่งกลางช่วง span  
(Middle third) ไม่เกินกว่า 5 % ของความยาวช่วง span ระหว่างที่รองรับจึง  
ใช้สูตรต่อไปนี้คำนวณหาค่าโมดูลัสแตกหักของคอนกรีต

$$R = \frac{3Pa}{bd^2}$$

เมื่อ R = โมดูลัสแตกหัก (Modulus of rupture); KSC.

P = น้ำหนักประลัย (Ultimate load); Kg.

a = ระยะเฉลี่ยระหว่างรอยแตกหักกับที่รองรับที่อยู่ใกล้ที่สุด; cm.

b = ความกว้างของคานคอนกรีตที่กว้างง่าย; cm.

d = ความลึกของคานคอนกรีตที่กว้างง่าย; cm.

แต่ถ้าหากรอยแตกหักของคานอยู่ในช่วง 1 ใน 3 ของกึ่งกลางช่วง span  
(Middle third) เกินกว่า 5 % ของความยาวช่วง span ระหว่างที่รองรับก็จะ  
ใช้ค่าผลการทดสอบแท่งคอนกรีตที่กว้างง่ายนั้นมาพิจารณา

5.4 การทดสอบหาคุณสมบัติความต้านทานต่อการแตกของเนื้อคอนกรีตจาก  
การทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่กว้างง่ายที่มีขนาดหน้าตัดของมารากเสาในอาคารสูง โดยมิ  
รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมที่โชกทดสอบจะมีขนาด  $15.0 \times 15.0 \times 52.5$  เซนติเมตร ซึ่งจะให้ค่าอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของลำต้นเสาของเสาคอนกรีตสี่เหลี่ยม (H/W ratio) = 3.5 : 1 เพื่อเป็นการจำลองเสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมที่จะใช้ทดสอบให้มีรูปแบบเหมือนกับเสาในอาคารสูง
- จำนวนและการจำแนกแท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยมสามารถแยกได้ดังนี้

	คอนกรีตหุ้ม	คอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเมอร์	คอนกรีตเสริมเส้นใยถ่านมะพร้าว
<u>MIX A</u>	3 ทิวข้าง	3 ทิวข้าง	3 ทิวข้าง
<u>MIX B</u>	3 "	3 "	3 "

- นำแท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยมทั้งหมดที่มีอายุครบ 28 วันนำมาทดสอบกำลังอัดด้วยเครื่อง Universal Testing Machine จนกระทั่งแท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยมแตกหักลง ซึ่งในขณะที่ยังแตกคอนกรีตสี่เหลี่ยมเริ่มมีรอยแตกร้าวนั้นจะสังเกตบันทึก load ณ ขณะนั้น (load at first crack) และน้ำหนักประลัย (Ultimate load) เอาไว้กับทุกทิวข้างเพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ของขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเป็นการนำผลการทดสอบมาจัดรูปแบบการแสดงผลให้เป็นระบบนั้นจะได้อีกว่าไฟล์และแยกออกไปในบทของการนำเสนอผลการทดลอง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถึง MIX A และ MIX B

6. แผนภูมิกราฟแสดงแก่งค่าเฉลี่ยของความสามารรถในการรับแรงอัด, แรงดึง และค่าโมเมนต์ดัดรับน้ำหนักของคอนกรีตตัวอย่างทดสอบ ในโอกาสกระทำทั้ง MIX A และ MIX B

7. แผนภูมิกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบระหว่างค่า Load at first crack ของเสาคอนกรีตจำนอง MIX A และ MIX B

8. แผนภูมิกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักประลัยของเสาคอนกรีตจำนอง MIX A และ MIX B

9. แผนภูมิกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบระหว่างค่า Load at first crack กับน้ำหนักประลัยของเสาคอนกรีตจำนอง MIX A

10. แผนภูมิกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบระหว่างค่า Load at first crack กับน้ำหนักประลัยของเสาคอนกรีตจำนอง MIX B

การนำข้อมูลที่ได้มาแสดงบนแผนภูมิกราฟนี้ขึ้นก็เพื่อจะได้เห็นถึงความแตกต่างของผลการทดสอบแห่งคอนกรีตตัวอย่างแต่ละชนิดได้อย่างเด่นชัด และสามารถอ้างอิงได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกทั้งยังได้ทราบถึงผลของวัสดุที่ใช้ในส่วนผสมของคอนกรีตจำนองที่ได้นำมาทดสอบไว้ดังต่อไปนี้

TABLE 1: COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE MIX-A

SPECIMEN NO.	DIMENSIONS (CM.)	AREA (SQ.CH.)	WT. (KG)	AGES (DAYS)	SLUMP (CM)	ULTIMATE LOAD (KG)	COMPRESSIVE STRENGTH (KSC.)	AVERAGE COMP. STRENGTH (KSC.)
A1 #1	15.00	176.63	12.49	28.00	6.50	54000.00	305.73	
A1 #2	15.00	176.63	12.72	28.00	6.50	53640.00	303.69	303.17
A1 #3	15.00	176.63	13.35	28.00	6.50	53000.00	300.07	
A2 #1	15.00	176.63	12.50	28.00	6.30	56100.00	317.62	
A2 #2	15.00	176.63	12.49	28.00	6.30	56520.00	320.00	320.49
A2 #3	15.00	176.63	12.67	28.00	6.30	57200.00	323.65	
A3 #1	15.00	176.63	12.51	28.00	6.20	55400.00	313.66	
A3 #2	15.00	176.63	12.51	28.00	6.20	56500.00	319.89	317.66
A3 #3	15.00	176.63	12.53	28.00	6.20	56420.00	319.43	

## NOTE:

MIX PROPORTION, A = 1:2:2

w/c RATIO = 0.4

FIBERS CONTENT = 0.1 %

A1 = PLAIN CONCRETE

A2 = POLYPROPYLENE FIBERS REINFORCED CONCRETE

A3 = COIR FIBERS REINFORCED CONCRETE

TABLE 2: COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE MIX.E.

SPECIMEN NO.	DIMENSIONS (CM.)	AREA (SQ.CM.)	WT. (KG)	AGES (DAYS)	SLUMP (CM)	ULTIMATE LOAD (kg)	COMPRESSIVE STRENGTH (kg/cm <sup>2</sup> )	AVERAGE COMP. STRENGTH (kg/cm <sup>2</sup> )
	CR-SECTION : HEIGHT							
B1 #1	15.00 : 30.00	176.63	12.59	28.00	7.20	66600.00	377.07	
B1 #2	15.00 : 29.90	176.63	12.53	28.00	7.20	63120.00	357.37	368.39
B1 #3	15.00 : 29.80	176.63	12.53	28.00	7.20	65480.00	370.73	
B2 #1	15.00 : 30.00	176.63	12.43	28.00	7.00	67880.00	384.32	
B2 #2	15.00 : 30.00	176.63	12.45	28.00	7.00	68460.00	387.60	364.28
B2 #3	15.00 : 30.00	176.63	12.53	28.00	7.00	67280.00	380.92	
B3 #1	15.00 : 30.00	176.63	12.86	28.00	7.00	66920.00	378.88	
B3 #2	15.00 : 29.90	176.63	12.68	28.00	7.00	67740.00	383.52	382.28
B3 #3	15.00 : 30.00	176.63	12.57	28.00	7.00	67900.00	384.43	

## NOTE:

MIX PROPORTION, B = 1:2:3

w/c RATIO = 0.5

FIBERS CONTENT = 0.1 %

B1 = PLAIN CONCRETE

B2 = POLYPROPYLENE FIBERS REINFORCED CONCRETE

B3 = COIR FIBERS REINFORCED CONCRETE

TABLE 3: TENSILE STRENGTH OF CONCRETE MIX.A

SPECIMEN NO.	DIMENSIONS (CM.)	WT. (KG)	AGES (DAYS)	SLUMP (CM)	ULTIMATE LOAD (KG)	TENSILE STRENGTH (KSC.)	AVERAGE TENS. STRENGTH (KSC.)
A1 #1	15.00	12.49	28.00	6.50	25500.00	36.09	
A1 #2	15.00	12.55	28.00	6.50	24860.00	35.10	35.09
A1 #3	15.00	12.50	28.00	6.50	24000.00	34.06	
A2 #1	15.00	12.68	28.00	6.30	27560.00	39.01	
A2 #2	15.00	12.62	28.00	6.30	25580.00	36.21	37.73
A2 #3	15.00	12.59	28.00	6.30	26820.00	37.96	
A3 #1	15.00	12.52	28.00	6.20	25760.00	36.25	
A3 #2	15.00	12.50	28.00	6.20	26700.00	37.79	36.76
A3 #3	15.00	12.70	28.00	6.20	25600.00	36.23	

## NOTE:

MIX PROPORTION, A = 1:2:2

W/C RATIO = 0.4

FIBERS CONTENT = 0.1 %

A1 = PLAIN CONCRETE

A2 = POLYPROPYLENE FIBERS REINFORCED CONCRETE

A3 = COIR FIBERS REINFORCED CONCRETE

TABLE 4: TENSILE STRENGTH OF CONCRETE MIX.B

SPECIMEN NO.	DIMENSIONS (CM.)	WT. (KG)	AGES (DAYS)	SUMP (CM)	ULTIMATE LOAD (kg)	TENSILE STRENGTH (ksc.)	AVERAGE TENS. STRENGTH (ksc.)
	CR-SECTION : HEIGHT						
B1 #1	15.00 : 30.10	12.78	28.00	7.20	30220.00	42.63	
B1 #2	15.00 : 29.90	12.62	28.00	7.20	28780.00	40.87	42.46
B1 #3	15.00 : 30.00	12.68	28.00	7.20	31000.00	43.88	
B2 #1	15.00 : 30.00	12.46	28.00	7.00	30860.00	43.68	
B2 #2	15.00 : 29.90	12.37	28.00	7.00	31700.00	45.02	44.35
B2 #3	15.00 : 30.00	12.51	28.00	7.00	31340.00	44.36	
B3 #1	15.00 : 30.00	12.75	28.00	7.00	31520.00	44.61	
B3 #2	15.00 : 30.00	13.00	28.00	7.00	30560.00	43.28	43.99
B3 #3	15.00 : 30.00	12.82	28.00	7.00	31140.00	44.08	

## NOTE:

MIX PROPORTION, B = 1:2:3

w/c RATIO = 0.5

FIBERS CONTENT = 0.1 %

B1 = PLAIN CONCRETE

B2 = POLYPROPYLENE FIBERS REINFORCED CONCRETE

B3 = COIR FIBERS REINFORCED CONCRETE

TABLE 5: MODULUS OF RUPTURE OF CONCRETE MIX.A

SPECIMEN NO.	DIMENSIONS (CM.)		WT. (KG)	AGES (DAYS)	SLUMP (CM)	ULTIMATE LOAD (KG)	MODULUS OF RUPTURE (ksc.)	AVERAGE MO. OF RUPTURE (ksc.)
	WIDTH	DEPTH	LENGTH					
A1 #1	15.00	15.10	50.00	26.70	28.00	6.50	3570.00	46.97
A1 #2	15.00	15.10	50.10	27.00	28.00	6.50	3480.00	45.79
A1 #3	15.10	15.10	50.00	26.80	28.00	6.50	3540.00	46.27
A2 #1	15.20	15.00	50.00	27.00	28.00	6.30	3700.00	48.68
A2 #2	15.00	15.10	50.20	27.40	28.00	6.30	3660.00	48.16
A2 #3	15.00	15.00	50.10	26.90	28.00	6.30	3680.00	49.07
A3 #1	15.00	15.10	50.00	26.50	28.00	6.20	3600.00	47.37
A3 #2	15.10	15.10	50.10	26.70	28.00	6.20	3700.00	48.36
A3 #3	15.10	15.00	50.00	26.80	28.00	6.20	3720.00	49.27

## NOTE:

MIX PROPORTION, A = 1:2:2  
W/C RATIO = 0.4

FIBERS CONTENT = 0.1 %

A1 = PLAIN CONCRETE

A2 = POLIPROPYLENE FIBERS REINFORCED CONCRETE

A3 = COIR FIBERS REINFORCED CONCRETE

TABLE 6: MODULUS OF RUPTURE OF CONCRETE MIX.B

SPECIMEN NO.	DIMENSIONS (CM.)			WT. (KG)	AGES (DAYS)	SLUMP (CM)	ULTIMATE LOAD (KG)	MODULUS OF RUPTURE (KSC.)	AVERAGE MO. OF RUPTURE (ASC.)
	WIDTH	DEPTH	LENGTH						
B1	#1	15.00	50.00	27.20	28.00	7.20	4280.00	56.69	55.56
	#2	15.20	50.00	27.50	28.00	7.20	4160.00	54.74	
	#3	15.00	50.00	27.00	28.00	7.20	4200.00	55.26	
B2	#1	15.10	50.20	27.30	28.00	7.00	4520.00	59.08	58.46
	#2	15.00	50.10	27.10	28.00	7.00	4300.00	56.58	
	#3	15.00	50.00	26.90	28.00	7.00	4480.00	59.73	
B3	#1	15.10	50.00	27.00	28.00	7.00	4260.00	56.42	57.83
	#2	15.00	50.00	26.70	28.00	7.00	4500.00	59.21	
	#3	15.00	50.10	26.80	28.00	7.00	4340.00	57.87	

NOTE: MIX PROPORTION, B = 1:2:3

w/c RATIO = 0.5

FIBERS CONTENT = 0.1 %

B1 = PLAIN CONCRETE

B2 = POLYPROPYLENE FIBERS REINFORCED CONCRETE

B3 = COIR FIBERS REINFORCED CONCRETE

TABLE 7: ULTIMATE LOADS OF THE SIMULATIVE COLUMN SPECIMEN (as R/T ratio = 3.5:1)

SPECIMEN NO.	DIMENSIONS (CM.)			CR. SECTION:		WT. (KG)	AGES (DAYS)	SLUMP (CM)	LOAD AT FIRST CRACK (kg)	AVERAGE LOAD AT FIRST CRACK (kg)	ULTIMATE LOAD (kg)	AVERAGE ULTIMATE LOAD (kg)
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	AREA (SQ. CM.)	PERIMETER (CM)							
A1	#1	15.00	15.10	50.00	226.50	26.70	28.00	6.50	54500.00	54533.33	65000.00	65153.33
	#2	15.00	15.10	50.10	226.50	27.00	28.00	6.50	53980.00	54533.33	64960.00	65153.33
	#3	15.10	15.10	50.00	228.01	26.60	28.00	6.50	55120.00	54533.33	65500.00	65500.00
A2	#1	15.20	15.00	50.00	228.00	27.00	28.00	6.30	60120.00	60023.33	72660.00	72703.33
	#2	15.00	15.10	50.20	226.50	27.40	28.00	6.30	60200.00	60023.33	72400.00	72703.33
	#3	15.00	15.00	50.10	225.00	26.90	28.00	6.30	59750.00	60023.33	73050.00	72703.33
A3	#1	15.00	15.10	50.00	226.50	26.50	28.00	6.20	58320.00	58506.67	70770.00	70926.67
	#2	15.10	15.10	50.10	228.01	26.70	28.00	6.20	57990.00	58506.67	70490.00	70926.67
	#3	15.10	15.00	50.00	226.50	26.80	28.00	6.20	59210.00	58506.67	71520.00	70926.67

NOTE:  
 MIX PROPORTION, A = 1:2:2  
 w/c RATIO = 0.4  
 FIBERS CONTENT = 0.1 %  
 A1 = PLAIN CONCRETE  
 A2 = POLYPROPYLENE FIBERS REINFORCED CONCRETE  
 A3 = COIR FIBERS REINFORCED CONCRETE

TABLE 8: ULTIMATE LOADS OF THE SIMULATIVE COLUMN SPECIMEN (as h/T ratio = 3.5:1)

SPECIMEN NO.	DIMENSIONS (cm.)			CR. SECTION: AREA (SQ. CM.)	WT. (KG)	AGES (DAYS)	SLUMP (cm)	LOAD AT FIRST CRACK (KG)	AVERAGE LOAD AT FIRST CRACK (KG)	ULTIMATE LOAD (KG)	AVERAGE ULTIMATE LOAD (KG)
B1	#1	15.10	15.00	50.00	226.50	28.80	28.00	64240.00	63490.00	72770.00	73983.33
	#2	15.00	15.10	50.10	226.50	27.00	28.00	62370.00		74670.00	
	#3	15.10	15.00	50.10	226.50	26.50	28.00	63360.00		74510.00	
B2	#1	15.10	15.10	50.20	228.01	27.00	28.00	68610.00	68196.67	80907.00	80842.33
	#2	15.10	15.10	50.10	228.01	27.50	28.00	67980.00		80340.00	
	#3	15.20	15.00	50.00	228.00	26.90	28.00	68000.00		80780.00	
B3	#1	15.10	15.00	50.00	226.50	26.40	28.00	68100.00	67013.33	80380.00	79270.00
	#2	15.10	15.00	50.00	226.50	26.50	28.00	66730.00		78600.00	
	#3	15.20	15.10	50.10	229.52	26.00	28.00	66210.00		78330.00	

NOTE: MIX PROPORTION B = 1:2:3

W/S RATIO = 0.5

FIBERS CONTENT = 0.1 %

E1 = PLAIN CONCRETE


E2 = POLYPROPYLENE FIBERS REINFORCED CONCRETE

E3 = COIR FIBERS REINFORCED CONCRETE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## THE COMPARISON OF COMPRESSIVE STRENGTH

BETWEEN CONCRETE MIX A AND B




รูปที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## THE COMPARISON OF TENSILE STRENGTH

BETWEEN CONCRETE MIX A AND B




รูปที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## THE COMPARISON OF MODULUS OF RUPTURE


BETWEEN CONCRETE MIX.A AND B



รูปที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## THE COMPARISON OF THREE STRENGTH BETWEEN CONCRETE MIX.A1 AND B1




รูปที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## THE COMPARISON OF THREE STRENGTH


BETWEEN CONCRETE MIX.A2 AND B2



รูปที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## THE COMPARISON OF THREE STRENGTH BETWEEN CONCRETE MIX.A3 AND B3




รูปที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# THE COMPARISION OF LOAD AT FIRST CRACK


BETWEEN CONCRETE COLUMN MIX.A AND B



รูปที่ 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### THE COMPARISION OF ULTIMATE LOADS BETWEEN CONCRETE COUJMN MIX.A AND B



รูปที่ 8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## THE COMPARISON BETWEEN LOAD AT FIRST CRACK & UI Load OF CONCRETE MIX.A



รูปที่ 9

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**THE COMPARISION BETWEEN LOAD AT FIRST  
CRACK & Ultload OF CONCRETE MIX.B**



รูปที่ 10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง

จากผลการทดลองที่ได้มาสามารถที่จะแปลสรุปภาพตัว้อการทดลองได้ดังนี้

1. กำลังรับแรงอัดของแท่งคอนกรีตอัดแรง (Compressive strength)

- กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตฐาน MIX A มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 303.17 KSC. ในขณะที่คอนกรีตฐาน MIX B มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 368.39 KSC. ทั้งนี้เพราะจึรว่าส่วนของปูนซีเมนต์ : หิน : ทราย ของคอนกรีต MIX A และ B แตกต่างกัน โดยที่คอนกรีต MIX B นี้จะมีอัตราส่วนของหินมากกว่าคอนกรีต MIX A จึงทำให้กำลังรับแรงอัดของคอนกรีต MIX B สูงกว่าคอนกรีต MIX A ถึง 65.22 KSC. หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 21.51 % ของคอนกรีต MIX A

- กำลังรับแรงอัดของแท่งคอนกรีตอัดแรง MIX A ที่ผสมเส้นใยจะสูงกว่าคอนกรีตฐาน โดยมีค่าความแตกต่างดังนี้ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)

$$A2 \text{ (คอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเอสเตอร์)} - A1 \text{ (คอนกรีตฐาน)} = 320.49 - 303.17 \\ = 17.32 \text{ KSC. หรือ } 5.71 \%$$

$$A3 \text{ (คอนกรีตเสริมเส้นใยกานมะพร้าว)} - A1 = 317.66 - 303.17 \\ = 14.49 \text{ KSC. หรือ } 4.76 \%$$

$$A2 - A3 = 320.49 - 317.66 = 2.83 \text{ KSC. หรือ } 0.89 \%$$

จึงสามารถกล่าวได้ว่าการผสมเส้นใยทั้งสองชนิดลงในคอนกรีตจะทำให้กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 4 ถึง 5 % โดยที่ชนิดของเส้นใยจะมีผลกระทบต่อกำลังรับแรงอัดบ้างเล็กน้อยคือ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ทำให้คอนกรีตมีกำลังรับแรงอัดสูงกว่าเส้นใยกานมะพร้าวประมาณ 0.89 % ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันมาก

- คอนกรีต MIX B ที่เสริมเส้นใยจะมีกำลังรับแรงอัดสูงกว่าคอนกรีตฐานดังนี้ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)

$$B2 \text{ (คอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเอสเตอร์)} - B1 \text{ (คอนกรีตฐาน)} = 384.28 - 368.39 \\ = 15.89 \text{ KSC. หรือ } 4.31 \%$$

$$B3 \text{ (คอนกรีตเสริมเส้นใยกานมะพร้าว)} - B1 = 382.28 - 368.39 \\ = 13.89 \text{ KSC. หรือ } 3.77 \%$$

$$B2 - B3 = 384.28 - 382.28 = 2 \text{ KSC. หรือ } 0.52 \%$$

จากความแตกต่างข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การผสมเส้นใยทั้ง 2 ชนิด ลงในคอนกรีตจะทำให้กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ถึง 4 % ซึ่งจะต่ำกว่าอัตรา การเพิ่มขึ้นของคอนกรีต MIX A อาจเป็นเพราะคอนกรีต MIX A มีอัตราส่วน ทรายต่อหิน เท่ากับ 1:1 ในขณะที่คอนกรีต MIX B มีอัตราส่วน ทรายต่อหิน เท่ากับ 2:3 และ จากอัตราส่วนทราย : หิน ของคอนกรีต MIX A ที่มากกว่านี้จึงทำให้ปริมาณ mortar ที่อยู่รอบเส้นใยมีเพิ่มมากขึ้นแล้วจะเป็นผลให้เส้นใยสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และจากความแตกต่างของคอนกรีตที่เสริมเส้นใยโพลีเมอร์กับเส้นใยถ่านมะพร้าวที่ค่าประมาณ 0.52 % จึงสามารถกล่าวได้ว่า เส้นใยทั้งสองชนิดสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้พอสมควร

2. กำลังรับแรงดึงของแท่งคอนกรีตยาว (Tensile strength) จากการทดลอง Splitting tension test: รูปที่ 2 ประกอบ

- กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตล้วน MIX B ซึ่งมีค่าเท่ากับ 42.46 KSC. จะสูงกว่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีตล้วน MIX A เท่ากับ  $42.46 - 35.09 = 7.37$  KSC. หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 21.00 % ของคอนกรีต MIX A ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงอัดที่กล่าวมาข้างต้น

- กำลังรับแรงดึงของแท่งคอนกรีตยาวของ MIX A ที่ผสมเส้นใย จะสูงกว่าคอนกรีตล้วน โดยมีความแตกต่างกันดังนี้

- A2 - A1 =  $37.73 - 35.09 = 2.64$  KSC. หรือ 7.52 %
- A3 - A1 =  $36.76 - 35.09 = 1.67$  KSC. หรือ 4.76 %
- A2 - A3 =  $37.73 - 36.76 = 0.97$  KSC. หรือ 2.64 %

จึงสามารถสรุปได้ว่า การผสมเส้นใยโพลีเมอร์ลงในคอนกรีตนั้นจะทำให้กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตเพิ่มขึ้นประมาณ 6 ถึง 9 % ของคอนกรีตล้วน ในขณะที่ค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเมอร์ก็คิดเป็น 12 ถึง 13 % ของกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตล้วนอีกด้วย ส่วนกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตเสริมเส้นใยถ่านมะพร้าวนั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้นจากคอนกรีตล้วนประมาณ 4 ถึง 5 % ซึ่งคิดเป็น 12 % ของกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตล้วน แต่เมื่อวัดความแตกต่างระหว่างคอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเมอร์กับคอนกรีตเสริมเส้นใยถ่านมะพร้าวซึ่งมีความแตกต่างกันประมาณ 2.64 % นี้ อาจจะกล่าวได้ว่า การนำเส้นใย

ตามมตราวมมาใช้ทดสอบเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีความไม่ไปได้อย่างเหมาะสมแล้วเส้นใยตามมตราวมจะให้ความต้านรับแรงดึงของคอนกรีตต่ำกว่าเล็กน้อย

- ค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีต MIX B ชนิดต่างๆ มีดังนี้

$$B1 = 42.46 \text{ KSC.}$$

$$B2 = 44.35 \text{ KSC.}$$

$$B3 = 43.99 \text{ KSC.}$$


จึงสามารถสรุปได้ดังนี้คือ เมื่อใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ลงในคอนกรีตแล้วจะทำให้กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.09 KSC. หรือ 4.45 % ในขณะที่การได้เส้นใยตามมตราวมลงในคอนกรีตแล้วจะทำให้กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.53 KSC. หรือ 3.60 % ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงดึงของคอนกรีต MIX B อาจต่ำกว่าคอนกรีต MIX A เพราะปริมาณมวลที่หาของเส้นใยของคอนกรีต MIX A มีมากกว่าคอนกรีต MIX B จึงทำให้แรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับเส้นใยดีขึ้น ส่วนความแตกต่างระหว่างกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตเสริมเส้นใยทั้ง 2 ชนิด มีค่าเท่ากับ 0.36 KSC. หรือเมื่อเทียบกับรับแรงจะได้เท่ากับ 0.82 % ซึ่งถือว่าน้อยมาก

### 5. ค่ารับรับแรงดึง ของแท่งคอนกรีตหุ้มด้วยใยจากคาร์บอนที่ดึงด้วยแรงดึงแบบคดง

(Flexural test): รูปที่ 5 ประกอบ

- ค่าโมดูลัสแตกหัก (Modulus of rupture) รับกำลังรับแรงดึง คอนกรีต MIX A และ B ซึ่งเสริมเส้นใยจะมีค่าสูงกว่าคอนกรีตล้วนประมาณ 4 ถึง 5 % ในขณะที่เส้นใยตามมตราวมและเส้นใยโพลีเอสเตอร์จะทำให้คอนกรีตมีค่าโมดูลัสแตกหักใกล้เคียงกันมาก แต่ค่าโมดูลัสแตกหักหรือกำลังรับแรงดึงที่ได้จากการทดสอบด้วย Flexural test ทั้งหมดจะสูงกว่าค่ากำลังรับแรงดึงที่ได้จากการทดสอบด้วย Splitting tension test ทั้งนี้เนื่องจาก Stress-strain curve ของคอนกรีตไม่ได้เป็นเส้นตรงตั้งแต่เริ่มเกิดรอยร้าว เมื่อคอนกรีตใกล้จะถึงจุดแตกหักลงการแตกกระจายของแรงดึงกระทำอยู่ส่วนที่ยังมีลักษณะเป็นเส้นโค้งพาราโบลาควมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้แสดงไว้ในรูปต่อไปนี้

Stress distribution across the depth of a concrete specimen in flexure.



ที่มา : Sidney Mindess and J. Francis Young, "Testing of Hardened Concrete," Concrete. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1981, pp. 427-430

แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบด้วยวิธีนี้ก็ยังคงถือว่าวิธีแรกเพราะว่าแรงดึงไม่เกิดขึ้นในชั้นส่วนคอนกรีตก็มักจะ เป็นแรงดึงอันเนื่องมาจากการยึดกันที่จะเป็นแรงดึงความแฉกกัน ดังนั้นการทดสอบด้วยวิธีนี้จึงสามารถได้ค่ากำลังรับแรงดึงได้ใกล้เคียงกับค่าความแข็งแรงเมื่อใช้งานมากกว่าแบบแรก และภาวน่าคอนกรีตเสริมเส้นใยไปใช้งานนั้นก็จะเป็นส่วนโครงสร้าง (Slab) มากที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงควรนำค่าจากการทดสอบด้วย Flexural test มาใช้ในการพิจารณา

#### 4. ความต้านทานต่อการแตกร้าวของเนื้อคอนกรีต (Shatter Resistance of Concrete)

: กลุ่มที่ 7 - 10 ประกอบ

จากกลุ่มที่ 7 ซึ่งแสดงถึงค่าน้ำหนักที่ทำให้คอนกรีตมีรอยร้าวขึ้นเป็นรอยแรก (Load at first crack) เราจะพบว่าคอนกรีตที่เสริมเส้นใยนั้นจะมีค่า Load at first crack สูงกว่าคอนกรีตล้วนดังนี้

$$A2 - A1 = 60,023.33 - 54,533.33 = 5,490.00 \text{KSC. หรือ } 10.07 \%$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$A3 - A1 = 56,506.67 - 54,533.33 = 3,973.34 \text{ KSC. หรือ } 7.29 \%$$

$$E2 - B1 = 68,156.67 - 63,490.00 = 4,706.67 \text{ KSC. หรือ } 7.41 \%$$

$$B3 - B1 = 67,013.33 - 63,490.00 = 3,523.33 \text{ KSC. หรือ } 5.55 \%$$

ทั้งนี้ก็เพราะว่าเส้นใยที่ผสมอยู่จะเป็นตัวช่วยยึดรอยแตกกว้างที่จะเกิดขึ้นเอาไว้

ชั่วคราวหนึ่งจึงทำให้ค่า Load at first crack สูงขึ้น แต่ในคอนกรีต MIX B จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ Load at first crack นี้น้อยกว่าคอนกรีต MIX A ที่อาจเป็นด้วยสาเหตุเดียวกันที่ได้อธิบายมาแล้วคือ ในคอนกรีต MIX A จะมีปริมาณขี้เถ้าที่ห่อหุ้มเส้นใยมากกว่าในคอนกรีต MIX B จึงทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเส้นใยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ Load at first crack เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

จากรูปที่ 8 ซึ่งแสดงถึงค่าน้ำหนักประลัย (ultimate load) ของเสาคอนกรีต จำลองเราจะเห็นว่าคอนกรีตที่เสริมเส้นใยนั้นจะมีค่าน้ำหนักประลัยสูงกว่าคอนกรีตล้วนดังนี้

$$A2 - A1 = 72,703.33 - 65,153.33 = 7,550.00 \text{ KSC. หรือ } 11.59 \%$$

$$A3 - A1 = 70,926.67 - 65,153.33 = 5,773.34 \text{ KSC. หรือ } 8.86 \%$$

$$B2 - B1 = 80,842.33 - 73,983.33 = 6,859.00 \text{ KSC. หรือ } 9.27 \%$$

$$B3 - B1 = 79,270.00 - 73,983.33 = 5,286.67 \text{ KSC. หรือ } 7.15 \%$$

ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าน้ำหนักประลัยของคอนกรีตที่เสริมเส้นใยจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าค่า Load at first crack และจากอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่านี้ย่อมหมายถึงผลต่างระหว่างน้ำหนักประลัยกับ Load at first crack ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ดังจะดูได้จากรูปที่ 9 และ 10 ซึ่งเป็นกราฟที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง Load at first crack กับน้ำหนักประลัยของคอนกรีต MIX A และ B ตามลำดับ โดยที่สามารถจะแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้

- คอนกรีต MIX A:

$$\text{ไม่ได้เสริมเส้นใย} = 65,153.33 - 54,533.33 = 10,620.00 \text{ KSC. หรือ } 19.47 \%$$

$$\text{เสริมเส้นใยโพลีเมอร์} = 72,703.33 - 60,023.33 = 12,680.00 \text{ KSC.}$$

$$\text{หรือ } 21.13 \%$$

$$\text{เสริมเส้นใยคาบมะพร้าว} = 70,926.67 - 58,506.67 = 12,420.00 \text{ KSC.}$$

$$\text{หรือ } 21.23 \%$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลง, นื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- คอนกรีต MIX B:

ไม้ได้เสริมเส้นใย =  $73,983.33 - 63,490.00 = 10,493.33$  K.S.C. หรือ 16.53 %

เสริมเส้นใยโพลีเมอร์ =  $80,642.33 - 68,196.67 = 12,645.66$  K.S.C.

หรือ 18.54 %

เสริมเส้นใยทามมะพร้าว =  $79,270.00 - 67,013.33 = 12,256.67$  K.S.C.

หรือ 18.29 %

จากข้อมูลข้างต้นจะหมายความว่าคอนกรีตที่เสริมเส้นใยจะสามารถรับน้ำหนักที่มากกว่าข้อข้อต้นได้สูงกว่าคอนกรีตล้วน โดยที่เนื้อคอนกรีตจะไม่มีการแตกร่อนออกจากกันในขณะที่คอนกรีตล้วนแตกเนื้อคอนกรีตจะแตกร่อนออกเป็นชั้นๆ ดังที่แสดงไว้ในส่วนของภาพถ่ายรายงาน และจากค่าน้ำหนักประลัยและ load at first crack ที่สูงกว่าที่ย่อมจะมีผลทำให้ระยะเวลาตั้งแต่ที่น้ำหนักมากกว่าข้อข้อต้นจนกระทั่งชั้นส่วนนั้นถึงลงยาวนานขึ้นอีกด้วย แต่ถ้าหากจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเส้นใยทั้ง 2 ชนิดแล้วก็จะเห็นได้ว่า เส้นใยโพลีเมอร์นั้นจะทำให้คอนกรีตมีค่า load at first crack สูงกว่าเส้นใยทามมะพร้าว ในขณะที่เส้นใยทามมะพร้าวนั้นจะทำให้มีน้ำหนักประลัยของคอนกรีตมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากกว่าเส้นใยโพลีเมอร์ก็จะเห็นได้ว่าค่าการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักประลัยจาก load at first crack ของคอนกรีต MIX A ซึ่งเท่ากับ 21.23 % ในส่วนของเส้นใยทามมะพร้าว และเท่ากับ 21.13 % ในส่วนของเส้นใยโพลีเมอร์ ถ้าร่วมกับคอนกรีต MIX B แล้วเส้นใยทั้งสองชนิดจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักประลัยจาก load at first crack ได้ดีเช่นกัน

นอกจากนี้ยังสามารถที่จะแยกดูรูปความผิดของแท่งคอนกรีตตัวอย่างได้ดังนี้

1. คอนกรีตล้วน (Plain concrete) รูปที่ 4 ประกอบ

เราจะเห็นว่ากำลังรับแรงดึง (Tensile strength) นั้นจะมีค่าเป็น 11.5 % ของกำลังรับแรงอัด (Compressive strength) โดยประมาณทั้ง 2 MIX และโมดูลัสแตกร้าว (Modulus of rupture) เป็น 15 % ของกำลังรับแรงอัดโดยประมาณทั้ง 2 MIX เช่นกัน

2. คอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเมอร์ (Polypropylene Fibers Reinforced Concrete); รูปที่ 5 ประกอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เราจะพบว่ากำลังรับแรงดึงนั้นจะมีค่าเป็น 11.5 ถึง 11.7 % ของกำลังรับแรงอัดโดยประมาณทั้ง 2 MIX และมีค่าโมดูลัสแตกร้าวเป็น 15.1 ถึง 15.2 % ของกำลังรับแรงอัดโดยประมาณทั้ง 2 MIX เช่นกัน.

3. คอนกรีตเสริมเส้นใยจากมะพร้าว (Coir Fibers Reinforced Concrete);  
ดูรูปที่ 6 ประกอบ

เราจะพบว่ากำลังรับแรงดึงนั้นจะมีค่าเป็น 11.5 % ของกำลังรับแรงอัดโดยประมาณทั้ง 2 MIX และมีค่าโมดูลัสแตกร้าวเป็น 15.1 ถึง 15.2 % ของกำลังรับแรงอัดโดยประมาณทั้ง 2 MIX เช่นกัน

โดยที่คอนกรีต MIX A ทั้งหมดจะมีอัตราส่วนกำลังรับแรงดึงหรือค่าโมดูลัสแตกร้าวซึ่งเทียบกับกำลังรับแรงอัดสูงกว่าคอนกรีต MIX B เล็กน้อย แต่ทั้งนี้ก็มีข้อสังเกตได้ว่าคอนกรีตทั้ง MIX A และ B ไม่ว่าจะเสริมเส้นใยหรือไม่ก็ตามจะมีลักษณะระหว่างกำลังรับแรงดึงหรือค่าโมดูลัสแตกร้าวต่กำลังรับแรงอัดที่เท่ากันคือ 11 และ 15 % โดยประมาณตามลำดับ ซึ่งก็หมายถึงการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตที่เสริมเส้นใยจะเท่ากันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกำลังรับแรงดึง, แรงดึง หรือค่าโมดูลัสแตกร้าว เมื่อมีการผสมเส้นใยลงในคอนกรีตด้วยอัตราส่วน 0.1 % ใยปริมาณ

ข้อสรุปข้างๆ ทั้งหมดนี้จะกล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ได้ดังนี้

ในหัวข้อแรกคือ กำลังรับแรงดึงจะเพิ่มขึ้นกว่าคอนกรีตธรรมดาโดยประมาณ 4 ถึง 5 % จากคอนกรีตล้วน เพราะว่าเส้นใยที่ผสมอยู่ในคอนกรีตจะเป็นตัวช่วยยึดประสานรอยแตกร้าวขึ้น เนื่องมาจากน้ำหนักที่เบากว่าของคอนกรีตที่ก่อร่างไว้ได้ระยะหนึ่งจึงทำให้กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตเสริมเส้นใยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ส่วนรับตัวข้อต่อไปคือ กำลังรับแรงดึง(Tensile strength) ซึ่งได้จากการทดลอง 2 ลักษณะคือ Splitting tension test และ Flexural test เราจะเห็นว่าคอนกรีตที่เสริมเส้นใยจะมีกำลังรับแรงดึงจากการทดลอง Splitting tension test ที่สูงกว่าประมาณ 5 ถึง 6 % เมื่อเทียบกับคอนกรีตล้วน ทั้งที่ก็เป็นด้วยสาเหตุที่เส้นใยซึ่งเสริมอยู่ในคอนกรีตนั้นจะช่วยรับแรงดึงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตได้บางส่วนและเมื่อคอนกรีตเริ่มแตกร้าว

เส้นใยก็ยังสามารถรับแรงดึงเพื่อช่วยยึดประสานรอยแตกร้าวต่อไปได้อีกระยะเวลาหนึ่งด้วย จึงทำให้กำลังรับแรงดึงจากการทดสอบด้วยวิธี Splitting tension test สูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนกำลังรับแรงดึงจากการทดสอบ Flexural test นี้จะสังเกตได้ว่าคอนกรีตที่เสริมเส้นใยนั้นจะมีค่าโมดูลัสแตกร้าว (Modulus of rupture) ซึ่งก็คือค่าที่บ่งบอกถึงกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตแบบหนึ่งสูงกว่าคอนกรีตล้วนประมาณ 4 ถึง 5 % ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเหตุเกิดจากการทดสอบด้วยวิธี Splitting tension test และมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ แรงดึงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตโครงสร้างส่วนใหญ่แล้วนั้นมักจะเป็นผลมาจากกากรัด (Bending) ดังนั้นเราจึงควรใช้ค่าโมดูลัสแตกร้าวเป็นหลักในการพิจารณาถึงกำลังรับแรงดึงของคอนกรีต

สำหรับคุณสมบัติความต้านทานต่อการแตกร้าวของเนื้อคอนกรีตตามอัตราที่ระบุไว้ได้จากการทดสอบกำลังอัดของเสาคอนกรีตจำลองของอาคารสูง (H/T ratio = 3.5:1) ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้คือ คอนกรีตที่เสริมเส้นใยจะสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่าคอนกรีตล้วนไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักประลัยหรือน้ำหนักที่จะทำให้คอนกรีตเริ่มแตกร้าว load at first crack โดยที่เนื้อคอนกรีตซึ่งเสริมเส้นใยจะไม่มีการแตกร้าวและถลอกหลุดกันเป็นชั้นๆ แม้ว่าน้ำหนักที่มากกว่าจะเป็นน้ำหนักประลัยสูงที่สุดแล้วก็ตาม ในขณะที่คอนกรีตล้วนจะแตกร้าวแยกออกจากกันเป็นชั้นๆ ในระยะเวลาอันสั้นเมื่อให้ Load ต่อไปภายหลังจากที่คอนกรีตเริ่มแตกร้าว และจากคุณสมบัติความต้านทานต่อการแตกร้าวของเนื้อคอนกรีตที่เสริมเส้นใยนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะนำเส้นใยมาเสริมในคอนกรีตโครงสร้างที่ค่อนข้างถึงถึงแรงกระทำหรือการเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งจะป้องกันการร้าวความปลอกกันในชีวิตและทรัพย์สินได้

จากคุณสมบัติทั้ง 3 หัวข้อข้างต้นประกอบกัน เราจะพบว่ากำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตเสริมเส้นใยที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยนี้ ไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้รับแรงอัดหรือแรงดึงหลัก (Primary reinforcement) ที่เกิดขึ้นในคอนกรีตโครงสร้างได้ การนำเส้นใยมาเสริมคอนกรีตจึงเป็นเพียงการป้องกันการแตกร้าว (Secondary reinforcement) โดยเส้นใยจะทำหน้าที่ช่วยยึดประสานรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นไม่ให้แยกออกจากกัน และด้วยลักษณะการแผ่กระจายของเส้นใยเล็กๆ ตลอดทั่วทั้งมวลของคอนกรีตจึงทำให้การป้องกันการแตกร้าวมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการนำเส้นใยมาเสริมคอนกรีตจึงมีความเหมาะสมมากกว่าการนำเหล็กตะแกรง (Wire mesh) มาเสริมคอนกรีตเพื่อป้องกันการแตกร้าวเพราะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระยะเวลาในการทำงานจะสั้นกว่าและเสียค่าแรงงานน้อยกว่าไม่ต้องจ้างคนงานมาผูกและวางเหล็ก ทั้งยังให้ความปลอดภัยกับตัวคนและทรัพย์สินซึ่งมีความเสี่ยงกับโครงสร้างที่ระคายรับแรงกระทำหรืออยู่ในเขตที่มีกจะเกิดการแผ่นดินไหวขึ้นได้

สำหรับอัตราส่วนผสมของคอนกรีตที่มีความเหมาะสมกับคอนกรีตเสริมเส้นใยก็คือ ส่วนผสม A ซึ่งมีอัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1:2:2 เมื่อที่จะได้มีปริมาณ mortar ค่าที่ระห่อุ้ม เส้นใยได้อย่างเพียงพอและยังต้องมีปริมาณปูนซีเมนต์ที่มากเกินไปเพียงพอ ซึ่งในการทดสอบครั้งนี้เลือกใช้ปริมาณปูนซีเมนต์เท่ากับ 370 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เส้นใยที่ผสมอยู่ในคอนกรีตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะเห็นได้จากอัตราการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงต่างๆ หรือน้ำหนักประลัยของคอนกรีต MIX A ที่มีค่าสูงกว่าคอนกรีต MIX B สำหรับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c ratio) ที่ใช้กับคอนกรีต MIX A ในการทดสอบครั้งนี้คือ 0.4 ซึ่งให้ค่ากำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ประมาณ 300 KSC. แต่หากค่าความยุบตัว (slump) ของคอนกรีตเสริมเส้นใยอยู่ในช่วง 6.2 ถึง 6.3 เซนติเมตรนั้น คอนกรีตจะนำไปทำใ้การทดสอบแรงดึงแบบหล่อไม่หล่อจะและคอนกรีตก็จะเห็นได้จากรอยรบนผิวของคอนกรีตด้วยวิธีที่ใช้ทดสอบในส่วนของภาคฝ่ายทำรายงาน เพราะการทำคอนกรีตให้แน่นนั้น จะต้องเป็นการเขย่าจากภายนอกแบบหล่อเท่านั้นห้ามใช้เหล็กกระทุ้งโดยเด็ดขาด ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการเทไปให้กับคอนกรีตเสริมเส้นใยจึงควรเพิ่มปริมาณน้ำที่ใช้ให้มากกว่าเดิมซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมาณซีเมนต์ที่ลดลงใช้ผสมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เพื่อรักษาอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เอาไว้ที่ 0.4

สำหรับเส้นใยตามมะพร้าวคั้นนำมาทดสอบผสมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบว่า สามารถเพิ่มกำลังรับแรงต่างๆ ให้กับคอนกรีตเสริมเส้นใยตามมะพร้าวได้พอสมควรหรือแม้แต่เพิ่มความต้านทานต่อการแตกร่อนให้กับคอนกรีตเสริมเส้นใยตามมะพร้าวได้อีกด้วย แต่คุณค่าที่ได้รับนั้นอาจจะต่ำกว่าที่ได้จากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เล็กน้อย ทั้งนี้ก็อาจเป็นเพราะการแก่กระจ่ายของเส้นใยตามมะพร้าวไม่ทั่วถึงตลอดทั้งมวลของคอนกรีต แต่เนื่องจากเส้นใยตามมะพร้าวมีผิวที่ขรุขระและมีความยาวของเส้นใยแต่ละพ่อนมากกว่าเส้นใยโพลีเอสเตอร์จึงช่วยทำให้กำลังรับแรงต่างๆ ของคอนกรีตเสริมเส้นใยตามมะพร้าวไม่ต่ำกว่าคอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเอสเตอร์มากนักเกินไป แต่อย่างไรก็ตามเส้นใยตามมะพร้าวก็ยังมิใช่ข้อเสียคือ เป็นเส้นใยเชิงรูปไข่

จากห้องในธรรมชาติซึ่งจะเกิดการยุบลง เมื่ออยู่ในสถานะที่เปื่อยชื้นและสัมผัสถูกอากาศ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการทดสอบเนื้อเยื่อส่วนนี้ของเส้นใยตามมะพร้าว จึงจะทราบผล ฉะนั้นจึงยังไม่ได้ทำการทดลองในครั้งนี้ และด้วยเหตุผลที่มีอยู่ในขณะนี้จึงสรุปได้ว่า การนำเส้นใยตามมะพร้าวมาเสริมคอนกรีตเพื่อป้องกันอาการแตกร้าวโดยจึกให้เป็น Secondary reinforcement นั้น สามารถที่จะใช้ได้ในคอนกรีตโครงสร้างนั้นจะต้องไม่อยู่ในสถานะแวดล้อมที่เปื่อยชื้นและต้องสัมผัสกับอากาศด้วย เช่น ระบบที่ประกอบ (Composite floor system) ในอาคารสูงซึ่งจะใช้คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นบนแผ่นโลหะรูป โขยมีเหล็กและแรงกันแตกร้าวเสริมคอนกรีตอยู่ด้วยซึ่งเราสามารถจะใส่เส้นใยตามมะพร้าวแทนในส่วนนี้ได้ เพราะแผ่นพื้นในอาคารสูงมีโอกาสสัมผัสกับสถานะที่เปื่อยชื้นน้อยมาก นอกจากนี้ยังมีวัสดุทดแทนผิวปกคลุมผิวหน้าคอนกรีตอยู่ชั้นหนึ่งด้วย

ท้ายนี้ข้าพเจ้ามีจุดสนใจที่จะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคอนกรีตเสริมเส้นใยทางผู้เขียนใคร่ขอแนะนำแนวทางในการศึกษาว่าเพื่อที่จะได้รวบรวมถึงคุณสมบัติข้อได้เปรียบของคอนกรีตเสริมเส้นใยเพิ่มมากขึ้น ทั้งหัวข้อต่อไปนี้

1. ศึกษาถึงอิทธิพลของอัตราส่วนผสมเส้นใยที่แปรเปลี่ยนไปว่าจะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเส้นใยมากน้อยเพียงไร
2. ศึกษาคุณสมบัติความต้านทานต่อการสึกกร่อน (Abrasion resistance) ของคอนกรีตเสริมเส้นใย
3. ศึกษาคุณสมบัติการซึมน้ำ (Permeability) ของคอนกรีตเสริมเส้นใย
4. ทดสอบพฤติกรรมการร่นและคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเส้นใยเมื่ออยู่ในสถานะใช้งานจริงกับแผ่นพื้นสำเร็จรูปด้วยการใช้คอนกรีตเสริมเส้นใยเท Topping โขยไม่ได้เหล็กกันการแตกร้าว (Wire mesh)
5. ศึกษาคุณสมบัติกำลังรับแรงต่างๆ ของคอนกรีตเสริมเส้นใยตามมะพร้าวเมื่ออยู่ในสถานะแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น มีความชื้นสัมพัทธ์สูง, ท้องน้ำขังที่น้ำคอกเวลา หรือต้องอยู่กลางแรงสัมผัสกับแสงแดดและฝนโดยตรง ทั้งนี้จะต้องให้คอนกรีตเสริมเส้นใยตามมะพร้าวได้อยู่ในสถานะนั้นๆ นานพอสมควร เพื่อให้การศึกษาถึงผลกระทบของสถานะแวดล้อมที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเส้นใยตามมะพร้าวมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต

เนื่องจากปัจจัยตัวแปรที่จะมีผลกระทบต่อการผลิตในครั้งนี้มีด้วยกันหลายสาเหตุ ซึ่งสามารถระบุสาเหตุที่ทำให้ได้ผลการทดสอบตลาดเคลื่อนไปได้อีกเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้

1. ทีมและทรานส์โพรเซสคอนกรีตไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง โดยผลการทดสอบวัสดุเสาไว้กลางแรงให้เส้นไม้ทำให้มีเส้นกิ่งไม้, ใยไม้ และอื่นๆ ประปนอยู่กับวัสดุ ซึ่งส่งผลให้มีการร่อนเนื้อเอา เศษสิ่งสกปรกเหล่านี้ออกแล้วก็ความถี่ไม่ตามเวลาที่ระบุเอาออกให้หมด และจากสาเหตุนี้เองก็จะมีผลกระทบต่อคุณภาพของคอนกรีต โดยเฉพาะกำลังรับแรงต่างๆ ของคอนกรีตซึ่งอาจจะลดลงไปได้

2. ผู้จัดทำเป็นผู้นำผลการวิเคราะห์ความถี่ของแรงโยกตามระยะยาวขึ้นเองจากการสังเกตหกลองน้ำ เติมน้ำตามระยะยาวมาแต่ในของเหลวหลายๆ ชนิด จนกระทั่งได้ข้อสรุปในน้ำที่มีค่าซึ่งจะต้องตั้งไว้ประมาณ ๓ วันหรือที่นั่นแล้วจึงนำมาวิเคราะห์ความถี่ของแรงโยกต่อไป ซึ่งอาจจะผิดพลาดได้ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ความถี่มันได้เกาะอยู่บนผิวของเส้นโยกให้ผลไปให้หรือทำให้เส้นโยกที่รวมน้ำหนักแล้วสุดท้ายไประหว่างทำวิเคราะห์ความถี่มัน

3. ขนาดความถี่ของไม้ผสมคอนกรีตไม่เพียงพอที่จะทำให้ยังแบ่งการผสมคอนกรีตออกเป็นหลายส่วนด้วยกันความถี่ความถี่ของคอนกรีตซึ่งมีปริมาณผสม (MIX) เดียวกันก็ความถี่ขนาดเกิดการควบคุมเพื่อให้คอนกรีตซึ่งผสมคนละไม้แต่มีปริมาณเดียวกันได้กำลังรับแรงต่างๆ ที่เข้ากัน จากสาเหตุนี้เองก็จะมีผลกระทบต่อเปรียบเทียบเทียบกำลังรับแรงต่างๆ ระหว่างคอนกรีตคนละชนิดไม้ปริมาณเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ค่ากำลังรับแรงต่างๆ ผิดเคลื่อนไปทั้งเล็กน้อยถึงแม้จะทำการออกแบบส่วนผสมอย่างดีและทำการผสมคอนกรีตอย่างรัดกุมแล้วก็ตาม

4. โครมที่ที่เป็นคอนกรีตเสริมเส้นโยจะมีปัญหาในการทำคอนกรีตให้แน่นคือ ไม่สามารถใช้เหล็กกระทุ้งเพื่อทำให้คอนกรีตแน่นตัวได้ เพราะ จะต้องเขย่าคอนกรีตจากภายนอกแบบหล่อแต่เสียงอย่างเดี๋ยวเท่านั้น จึงมีผลกระทบต่อความแน่นตัวของคอนกรีต ทำให้เกิดการร่อนชั้นบนๆ ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างอื่น จะส่งผลต่อไปยังการทดสอบกำลังรับแรงต่างๆ ของคอนกรีตได้

5. การหล่อ cap หัวแท่งคอนกรีตหัวอย่างรูปทรงกระบอกเพื่อทดสอบกำลังรับแรงอัดไม่จีพอส เช่น เกิดโครงสร้างในแผนที่ cap หัวหรือการหล่อ cap หัวสองด้านไม่ขนานกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งจะมีผลทำให้ค่าจ้างรับแรงงอกที่ได้อีกลดลงไป


6. เนื่องจากแบบหล่อคอนกรีตและเสาคอนกรีตที่ใช้ทางผู้จัดทำจะต้องทำและประกอบขึ้นเอง หากไม่อาจควบคุมขนาดของเสาหรือคานคอนกรีตด้วยอย่างที่จะใช้หล่อจนให้ได้มาตรฐานเท่ากันทุกตัวได้และในบางตัวก็ ะเกิดปัญหาการได้รั่วหรือการไม่หนาแน่นของระนาบคานตรงข้ามของคานหรือเสาคอนกรีตด้วยอย่างอีกด้วย และด้วยเหตุนี้ก็จะเป็สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าจ้างรับแรงงอกๆ ที่ลดลงอีกก็ลดลงไป




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เพื่อความสะดวกในการนำไป  
ใช้งานจึงบรรจุเส้นใยโพลีเมอร์  
ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า "Forta  
fiber CR" เป็นถุงๆ ละ 1 Kg.




ลักษณะของเส้นใย Forta fiber CR เมื่อนำออกจากถุงใหม่ ๆ จะประกอบด้วยฟ่อน  
ของกลม เส้นใยขนาดเล็กมากมาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ .




ลักษณะของเส้นใย Forta fiber CR เมื่อผสมอยู่ในคอนกรีตนั้น ท่อนของเส้นใยจะแตกกระจายออกเป็นเส้นใยอิสระขนาดเล็กๆ ดังรูป



ลักษณะของเส้นใยกามมะพร้าวที่ระนำมาผสมคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




สภาพของคอนกรีตสดเมื่อผสมเส้นใยโพลีเมอร์




สภาพของคอนกรีตสดเมื่อผสมเส้นใยกาบมะพร้าว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ตัวอย่างลักษณะรอยแตกร้าวของคอนกรีตผสม MIX A เมื่อแห้งคอนกรีตตัวอย่างรูป  
ทรงกระบอกผ่านการทดสอบกำลังอัดจนกระทั่งแตกหักลง



ตัวอย่างลักษณะรอยแตกร้าวของคอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเมอร์ MIX A เมื่อแห้งคอน-  
กรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอกผ่านการทดสอบกำลังอัดจนกระทั่งแตกหักลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปะลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ตัวอย่างลักษณะรอยแตกร้าวของคอนกรีตเสริมเส้นใยภายในกระพรวน MIX A เมื่อแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอกผ่านการทดสอบกำลังอัดจนกระทั่งแตกหักลง




ตัวอย่างลักษณะรอยแตกร้าวของคอนกรีต MIX B เมื่อแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอกผ่านการทดสอบกำลังอัดจนกระทั่งแตกหักลง (ซ้าย) คอนกรีตเสริมเส้นใยภายในกระพรวน (กลาง) คอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเมอร์ และ (ขวา) คอนกรีตล้วน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของคอนกรีตลาน MIX A เมื่อทดสอบกำลังดึงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงระบอก




ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของคอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเมอร์ MIX A เมื่อทดสอบกำลังดึงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงระบอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของคอนกรีตเสริมเหล็กในคานมะพร้าว MIX A เมื่อทดสอบกำลังดึงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอก




ตัวอย่างลักษณะรอยแตกร้าวของคอนกรีต MIX A เมื่อแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอกผ่านการทดสอบกำลังดึงจนกระทั่งแตกหักลง (ซ้าย) คอนกรีตล้วน (กลาง) คอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเมอร์ และ (ขวา) คอนกรีตเสริมเส้นใยคานมะพร้าว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ตัวอย่างลักษณะรอยแตกยาวของคอนกรีต MIX B เมื่อหักคอนกรีตตัวอย่างรูปทรง  
 กระบอกบานदारทดสอบกำลังดึงร่นกระทั่งแตกหักลง (ซ้าย) คอนกรีตล้วน (กลาง)  
 คอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และ (ขวา) คอนกรีตเสริมเส้นใยกานมะพร้าว




ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของคานคอนกรีตล้วนเมื่อมาการทดสอบกำลังดึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของคานคอนกรีตเสริมเส้นใยโกลีเมอร์เมื่อผ่านการทดสอบ  
กำลังอัด




ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของคานคอนกรีตเสริมเส้นใยคานมะพร้าวเมื่อผ่านการ  
ทดสอบกำลังอัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก MIX A เมื่อรับแรงอัด



ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของเสาคอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเมอร์ MIX A เมื่อรับแรงอัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ .




ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กในคาบมะพร้าว MIX A  
เมื่อรับแรงอัด




ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของเสาคอนกรีตล้วน MIX B เมื่อรับแรงอัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ .



ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของเสาคอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีเมอร์ MIX B  
เมื่อรับแรงอัด



ตัวอย่างลักษณะการแตกหักของเสาคอนกรีตเสริมเส้นใยกามมะพร้าว MIX B  
เมื่อรับแรงอัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

1. Sidney Mindess and J. Francis Young, Concrete. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1981.
2. A.M. Neville and J.J. Brooks, Concrete Technology. Longman Scientific & Technical, UK, 1987.
3. ศ.ดร.อรุณ ชัยเชวี ฟูแปล, คู่มือการตรวจสอบคอนกรีต เลงสมาคมคอนกรีตอเมริกัน. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, บริษัท เอ.กรุ๊ป แอสเวลอร์โหซิ่ง จำกัด, กรุงเทพฯ, 2530.
4. ศ.ดร.วินิต ช่อวิเชียร, คอนกรีตเทคโนโลยี. ดร.ก. ป.สันพันธ์พาณิชย์, กรุงเทพฯ, 2529.
5. เอกสารกำกับสินค้า "Collated Fibrillated Polypropylene Fibrous Reinforcement, Forta CR" ของบริษัท Forta Corporation จำกัด, Grove City, P.A., 1985.
6. เอกสารกำกับสินค้า "Fibermesh" ของบริษัท Fibermesh จำกัด, Chattanooga, T.N., 1987.