



SPECIAL PROJECT

EFFECT OF CONDUIT ON BENDING MOMENT OF
CONCRETE BEAM

(คานคอนกรีตที่ไม่เสริมเหล็ก)

ADVISER

ASST. PROF. Sirivat Chaichana

B:

MR. Piti Sukontasukkul 291910

MR. Saharath Fugphingam 291921

DEPARTMENT OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY

FUCULTY OF ENGINEERING

KINGMONGKUT INSTITUTE OF TECHNOLOGY LARDKRABANG

หน้าอนุมัติ

ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง อนุมัติให้รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญา วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง

.....
Lh

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

กรรมการวัดผล

.....

อ.ศิริวัฒน์ ไชยชนะ อาจารย์ที่ปรึกษา

.....

อ.อำนาจ พันิชกุลพงษ์ กรรมการ

.....

อ.ศิลปชัย जानสุวรรณ กรรมการ


.....

อ.วิบูลย์ วุฒิญาณ กรรมการ

3/5/33

.....

อ.เกษม อมันตกุล กรรมการ

.....


อ.สุรัตน์ หวังเจริญ กรรมการ

.....

อ.สุพจน์ ศรีนิล กรรมการ



ประกาศศุภณาประการ

อ.ศิริวัฒน์ ไชยชนะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ร้านกิ่งศิริคำไม้ เอื้อเพื่อวัสดุอุปกรณ์ล่องหน้า
ร้านกิ่งภณช์ พิมพีตีด
คุณพ่อและคุณแม่ กำลังใจและกำลังเงิน
เพื่อนๆ กำลังกาย



คำนำ

รายงานเรื่องนี้เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของท่อร้อยสายไฟว่ามีผลต่อกำลังรับแรงตัดของदानมากหรือน้อยเพียงใด ขนาดของท่อ, ปริมาณท่อ หรือ ตำแหน่งท่อ แบบไหนที่จะมีอิทธิพลมากกว่ากัน เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบอย่างคร่าวๆ

ขอให้มื่อประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน



สารบัญ


เรื่อง	หน้า
ก. หน้าอนุมัติ	ก.
ข. ประกาศคณาธิการ	ข.
ค. คำนำ	ค.
1. บทนำ	1-2
2. ทฤษฎี	3-6.
3. การ MIX DESIGN	7-13
4. วิธีการทดลอง	14-15
5. วิธีการสรุปผลการทดลอง	16.
6. ตารางแสดงผลการทดลอง	
- ตารางแสดง strength ของคอนกรีต	17
- ตารางแสดงค่า point load	18-20
- ตารางแสดงผล effect of conduit on bending moment of beam	21-23
7. กราฟแสดงผลการทดลอง	
- กราฟเส้น	24-26
- กราฟแท่ง	27-29.
8. สรุปผลการทดลอง	30-32
9. ตารางสรุปผลการทดลอง	33
10. การนำผลการทดลองไปใช้งาน	34-38
11. ปัญหาและอุปสรรค	39
12. รูป	40-56
13. บรรณานุกรม	57


บทนำ

ที่มาของการทดลองนี้ เนื่องมาจากปัจจุบันได้มีการนำท่อร้อยสายไฟต่างชนิดกันมาใช้ในการก่อสร้างมากมาย โดยท่อชนิดที่มีมากมายหลายชนิด ทั้ง pvc., aluminum, ท่อพวกนี้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งให้ความสวยงามด้วย เนื่องจากท่อพวกนี้สามารถที่จะร้อยผ่านเตาถ่านหรือร้อยลงมวที่ผนังท่ออัฐได้ ทำให้สามารถที่จะตีฝ้าปิดได้ หรือ ไม่ก็ไม่สามารถที่จะฉาบกับหรือ ปูกระเบื้องผนังได้


ในรูปที่นำต่อไปจะแสดงให้เห็นส่วนประกอบของท่อชนิดนี้ ที่ใช้งาน ในการใช้งานจริงนั้น เราจะร้อยท่อทั้งไว้ จากนั้นจะร้อยสายไฟตามที่สั่ง ตามจุดที่กสายไฟจะเป็นหลอด หรือตามจุดที่หึลลิวต่างๆสามารถใช้อัดต่อได้

และแน่นอนว่าถ้ามีการร้อยท่อในปริมาณที่มากหรือน้อยแตกต่างกันไป หรือตำแหน่งต่างๆกันไปย่อมจะส่งผลกระทบต่อทั้งไปซึ่งในที่นี้ เราจะมาศึกษาผลกระทบกัน โดยตั้งสมมติฐานและทำการทดลองเพื่อสรุปผลที่ได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง






ใช้จำนวนพอ



รูปที่ 8.2 แสดงภาพหน้าตัดของการต่อกล่องกับท่อ โดยแสดงถึงล็อกนิตและบูซิง พร้อมกับแสดงกล่องท่อหรือท่อหักสาม (condulet) แบบต่าง ๆ



รูปที่ 8.1 แสดงการใช้อุปกรณ์และการต่อท่อสายไฟโลหะแบบหนา

ทฤษฎี

เมื่อคานรับแรงดัด จะเกิด Moment ขึ้น ส่วนในหน้าตัดของคานจะเกิดแรง Tension และ Compression ขึ้น ซึ่งแรง Compression และ แรง Tension นี้ จะเกิดขึ้นในขนาดที่เท่า ๆ กัน แต่มีทิศทางกลับกัน โดยแรง Compression จะอยู่บนหลังคาน ส่วนแรง Tension จะอยู่ที่ท้องคาน และทำให้เกิด โมเมนต์คู่ด้วยกับที่ หน้าตัดคาน ซึ่งจะมากขึ้นเมื่อมี load มาก จนทำให้คานเกิดการพังทลาย

ในคานคอนกรีตที่ไม่เสริมเหล็ก (ที่ใช้ในการทดลอง) เมื่อมีการรับแรงดัด ก็จะทำให้เกิด Couple ขึ้น เหมือนปกติ โดยเกิดแรง Compression ที่ด้านบน และแรง Tension เกิดที่ด้านล่าง แต่เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่รับแรงดึงได้น้อยคือ ประมาณ 10% ของแรงอัด จึงทำให้คานคอนกรีตที่ไม่เสริมเหล็กพังทลายได้โดยง่าย เมื่อเกิดโมเมนต์ที่ไม่มากนัก เนื่องจากเกิดแรง Tension จนถึงขีดความสามารถที่คอนกรีตจะรับได้แล้วคานจึงจะพังทลายลง


ซึ่งในขณะที่คอนกรีตที่ไม่เสริมเหล็ก พังทลาย โดยแรงดึงเป็นหลักนั้น ก็เกิดแรงอัดขึ้นด้วยในปริมาณที่เท่ากัน ซึ่งโดยตัวของคอนกรีตเองจริง ๆ แล้ว สามารถที่จะรับแรงอัดได้มากกว่าที่เกิดขึ้นขณะที่พังทลายนั้นอีกมาก

ดังนั้น เราจึงหาวัสดุมาเสริมเพื่อรับแรงดึงที่เกิดขึ้นแทนคอนกรีต ให้รับแรงดึงได้มากกว่าเดิม ซึ่งวัสดุที่ใช้นามาสเสริมก็คือ เหล็กเส้น ซึ่งเข้ามารับแรงดึงแทนคอนกรีต


พฤติกรรมของคาน คสล.

พิจารณาคาน คสล. ช่วงเดียวที่มีรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามรูป ก. ในขณะที่คานยังไม่รับน้ำหนักบรรทุก จะสมมติว่าคานนี้ยังไม่ร้าว แม้ว่ารอยร้าวอาจเกิดขึ้นบ้างเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต เมื่อคานรับน้ำหนักหรือแรงที่มีค่าน้อย ๆ คานจะโค้งตัวตามรูป ข. ในลักษณะที่หลังคานมีแรงดัดชนิดแรงอัดกระทำ และที่ส่วนท้องคานมีแรงดัดชนิดแรงดึงกระทำ การคำนวณหาหน่วยแรงต่าง ๆ ตลอดจนการโค้งตัวของคานในสภาวะนี้กระทำโดยถือว่าคาน คสล. นี้เป็นคานคอนกรีตล้วนโดยไม่คำนึงว่ามีเหล็กเสริมอยู่ด้วย ตำแหน่งของแนวแกนสะเทินจะอยู่ตรงกึ่งกลางของหน้าตัดคาน การกระจายของหน่วยแรง (Stress Distribution) และหน่วยการยืดหดตัว (Strain Distribution) จะเป็นเชิงเส้น มีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะจากแกนสะเทิน คาน คสล. ในขณะนี้ยังไม่มีรอยร้าวเกิดขึ้นจนกว่าจะรับน้ำหนักบรรทุกมากขึ้น จนหน่วยแรงดึงในคอนกรีตเกินกว่าค่าโมดูลัสแห่งการแตกร้าว (Modulus of Rupture, $f_{cr} = 1.99 f_c'$ กก./ซม.²) ตามรูป ค. คอนกรีตเริ่มร้าวที่ผิวล่างโดยที่รอยร้าวมีแนวตั้งฉากกับความยาวคานที่บริเวณกลางคาน และมีแนวเฉียงที่บริเวณปลายคาน ตรงที่เกิดรอยร้าว ตำแหน่งของแนวแกนสะเทินจะขยับสูงขึ้น คอนกรีตส่วนที่อยู่เหนือรอยร้าวแต่ต่ำกว่าแนวแกนสะเทินยังรับแรงดึงได้อีกบ้างเล็กน้อย แต่มีก็จะไม่นำมาคิด โดยสมมติให้เหล็กเสริมทำหน้าที่ต้านทานแรงดึงทั้งหมด ส่วนการกระจายของหน่วยแรงอัดของคอนกรีตในช่วงอีลาสติคยังคงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะห่างจากแกนสะเทิน หน่วยแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่สามารถหาได้โดยอาศัยแรงคู่ขนานที่กระทำบนระนาบของหน้าตัด หรือใช้วิธีของหน้าตัดแปลงร้าว



(ก) ก่อนรับน้ำหนัก




(ข) คานยังไม่รับน้ำหนัก




(ง) เหล็กเสริมถูกดึงถึงจุดคลาก



(ค) คานร้าว



(จ) คานชำรุด



รูป พฤติกรรมของคาน คสล. ภายใต้น้ำหนักบรรทุก

เมื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกมากขึ้นอีก เหล็กจะยึดตัวมากขึ้น รอยร้าวก็เพิ่มขึ้นและมากขึ้นและแกนสะเทินก็สูงขึ้น หน่วยแรงต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้นเกินกว่าขีดยึดหยุ่นและเริ่มไม่เป็นสัดส่วนกับค่าโมเมนต์ดัดที่เพิ่มขึ้น เพราะถึงแม้ว่าช่วงแกนโมเมนต์จะมากขึ้น แต่พื้นที่ของคอนกรีตส่วนที่รับแรงอัดลดลง การกระจายของหน่วยแรงอัดในคอนกรีตเริ่มไม่เป็นเส้นตรง หน่วยแรงดึงและการยึดตัวในเหล็กเสริมก็เพิ่มมากขึ้น หากคานดังกล่าวเสริมเหล็กต่ำกว่าสมดุลง (under reinforced) เหล็กเสริมในคานจะถูกดึงจนถึงจุดคลากก่อน ดังรูป ง. เหล็กจะยึดมากเมื่อเลยจุดคลาก คานโค้งตัวมากทำให้คอนกรีตร้าวมากขึ้นจนมองเห็นได้ชัด เป็นเครื่องเตือนให้ทราบล่วงหน้าถึงการชำรุดที่จะเกิดขึ้นต่อไป หากเอาน้ำหนักบรรทุกออกเสียบ้างก็จะช่วยไม่ให้คานถึงกับพังลงมาได้ แต่ถ้าเพิ่มน้ำหนักบรรทุกอีกจนถึงน้ำหนักประลัย คอนกรีตส่วนที่อยู่เหนือแกนสะเทินจะถูกอัดแตก โดยที่การกระจายของหน่วยแรงเป็นรูปโค้งพาราโบลา มีหน่วยหดตัวสูงสุดประมาณ 0.003 - 0.004 ดังรูป จ. เรียกการชำรุดแบบนี้ว่าเป็นแบบแรงดึงเป็นหลัก (Tension Failure) สำหรับคานที่เสริมเหล็กเกินสมดุลง (Over Reinforced) หรือเหล็กเสริมมีกำลังจุดคลากสูงมาก คานจะชำรุดแบบแรงอัดเป็นหลัก โดยคอนกรีตถูกอัดถึงกำลังประลัยก่อนที่เหล็กเสริมจะเริ่มคลาก เป็นการชำรุดที่ทันทีทันใด โดยไม่มีการเตือนให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจัดว่าอันตรายมาก

ในการทำ Project นี้ คนที่ใช้ในการปฏิบัติการนั้นได้ทำการร้อยท่อ Conduit ซึ่งจะมีผลทำให้การรับโมเมนต์ลดลง และเราก็ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่าคนที่ทำการร้อยท่อ Conduit นั้นแบบใดจะมีผลต่อการลดประสิทธิภาพการรับโมเมนต์ได้มากที่สุด โดยเราตั้งปัจจัยไว้ดังนี้

ปัจจัยควบคุม:-

- ขนาดหน้าตัดของคาน (Section)
- ความยาวของคาน (Long Span)
- กำลังอัดของคอนกรีต (Strength of Concrete)

ปัจจัยต้นแปร:-

- ปริมาณหน้าตัดของท่อ (Area of Conduit)
- ตำแหน่งในการวางท่อ (Position of Conduit)

เราจะทำการตั้งสมมุติฐานไว้ว่า จุดที่น้ำหนักจะมีผลมากที่สุด ก็คือ บริเวณกึ่งกลางคานระดับล่าง

อนึ่ง ในคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทดสอบนี้ คอนกรีตจะมีส่วนในการรับแรงดึง แต่สำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นจะออกแบบให้เหล็กเสริมเป็นตัวรับแรงดึงเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมีการร้อยท่อ Conduit ณ ตำแหน่งของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องรับแรงดึง ปริมาณของคอนกรีตในส่วนที่หายไปก็แทบจะ ไม่มีผลต่อกำลังรับแรงดึงของคานเลย ดังนั้นการที่จะนำผลการทดสอบนี้ไปใช้ ก็จะใช้ได้กับเฉพาะการวางตำแหน่งท่อที่อยู่เหนือแนวแกนสะเทินเท่านั้น

การ mix design คอนกรีต

ในการ mix ครั้งนี้เราใช้มาตรฐาน ACI มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกค่าความยวบตัวที่เหมาะสมกับประเภทของงาน เราเลือก

จากตารางข้างล่าง

ประเภทของงาน	ค่าความยวบตัว (ซม.)	
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
งานฐานราก กำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก	8.0	2.0
งานฐานรากคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก งานก่อสร้างใต้น้ำ	8.0	2.0
งานพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.0	2.0
งานคอนกรีตขนาดใหญ่	5.0	2.0

2. เลือกขนาด ไซส์ของวัสดุ ไม่ควรเกิน 1/5 ของส่วที่แคบที่สุด

ของแบบหรือ 3/4 ของ spacing

3. หาปริมาณน้ำที่จะทำการผสมและปริมาณฟองอากาศที่จะเกิดขึ้น

จากตารางในหน้าถัดไป ปกติปริมาณน้ำที่ต้องการในหนึ่งหน่วยปริมาตร เพื่อให้ได้ค่า

การยวบตัวตามที่ต้องการนั้น ขึ้นกับขนาด ไซส์ของวัสดุ รูปปร่าง และ ส่วนขนาดคละ

ของวัสดุผสม

4. เลือก w/c ขึ้นกับชนิดการใช้งาน และกำลังอัดประลัย

ของคอนกรีต โดยเลือกจากตารางด้านล่างนี้

กำลังอัดประลัยของคอนกรีต ที่ 28 วัน (กก./ซม. ²)	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ โดยน้ำหนัก	
	คอนกรีตไม่กระจายกักฟองอากาศ	คอนกรีตกระจายกักฟองอากาศ
450	0.38	—
400	0.43	—
350	0.48	0.40
300	0.55	0.46
250	0.62	0.53
200	0.70	0.61
150	0.80	0.71

5. คำนวณปริมาณซีเมนต์ที่ต้องใช้ เมื่อทราบปริมาณน้ำต่อหนึ่งหน่วย
ปริมาตรของคอนกรีต และ w/c แล้ว ปริมาณซีเมนต์ที่ต้องใช้ในคอนกรีตต่อหนึ่งหน่วย
ปริมาตรย่อมหาได้เท่ากับ ปริมาณน้ำในชั้น 3 หาดด้วย อัตราส่วนในชั้นที่ 4

6. คำนวณปริมาณวัสดุผสมหยาบ โดยใช้ตารางด้านในหน้าต่อไป ซึ่งแตก
ต่างตามค่า โมดูลัสความละเอียดของทราย และขนาดโตสุดของหินที่ใช้ ปริมาณวัสดุ
ผสมหยาบคิดเป็นน้ำหนักมีค่าเท่ากับปริมาตรของวัสดุผสมหยาบคูณด้วยน้ำหนักของวัสดุ
ผสมหยาบ



ตารางที่ 7.3 ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าความยุบตัวและวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ

ค่าความยุบตัว (ขม.)	ปริมาณน้ำเป็นลิตรต่อคอนกรีต 1 ม. ³ สำหรับวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ							
	$\frac{3''}{8}$ (10 มม.)	$\frac{1''}{2}$ (12.5 มม.)	$\frac{3''}{4}$ (20 มม.)	1" (25 มม.)	$1\frac{1''}{2}$ (40 มม.)	2" (50 มม.)	3" (75 มม.)	6" (150 มม.)

คอนกรีตที่ไม่มีสารกระจายกักฟองอากาศ

3 — 5	205	200	185	180	160	155	145	125
8 — 10	225	215	200	195	175	170	160	140
15 — 18	240	230	210	205	185	180	170	—
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)

ค่าความยุบตัว (ขม.)	ปริมาณน้ำเป็นลิตรต่อคอนกรีต 1 ม. ³ สำหรับวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ							
	$\frac{3''}{8}$ (10 มม.)	$\frac{1''}{2}$ (12.5 มม.)	$\frac{3''}{4}$ (20 มม.)	1" (25 มม.)	$1\frac{1''}{2}$ (40 มม.)	2" (50 มม.)	3" (75 มม.)	6" (150 มม.)

คอนกรีตที่มีสารกระจายกักฟองอากาศ

3 — 5	180	175	165	160	145	140	135	120
8 — 10	200	190	180	175	160	155	150	135
15 — 18	215	205	190	185	170	165	160	—
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	8	7	6	5	4.5	4	3.5	3

หมายเหตุ ปริมาณน้ำที่แสดงนี้เป็นปริมาณสูงสุดสำหรับหินที่มีรูปร่างดี ช่วยให้ทำงานง่ายและลดต้นทุนคิดตามข้อกำหนด
 ถ้าจำเป็นต้องเพิ่มน้ำในส่วนผสม จะต้องเพิ่มปูนซีเมนต์ เพื่อให้อัตราส่วนระหว่างน้ำกับซีเมนต์คงที่
 นอกจากผลการทดลองแสดงว่าคอนกรีตมีกำลังสูงเกินต้องการ
 ถ้าส่วนผสมต้องการน้ำน้อยกว่ากำหนด ยังไม่ควรลดปริมาณปูนซีเมนต์ นอกจากผลการทดลองแสดง
 ว่าคอนกรีตมีกำลังสูงกว่าต้องการ

ตารางที่ 7.4 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน้ำหนักที่ยอมให้ใช้ได้
สำหรับคอนกรีตในสภาวะเปิดเผยรุนแรง

ชนิดของโครงสร้าง	โครงสร้างที่เบียดตลอดเวลา หรือมีการเขย่าและกระจาย ของน้ำสลัดกันบ่อยๆ (เฉพาะคอนกรีต กระจายกักฟองอากาศเท่านั้น)	โครงสร้างในน้ำเค็ม หรือถูกกับซัลเฟต
โครงสร้างบาง ๆ ที่มีเหล็กหุ้ม บางกว่า 3 ซม.	0.45	0.40*
โครงสร้างอื่น ๆ ทั้งหมด	0.50	0.45*

*ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟต (ประเภทสองหรือประเภทห้า) อาจเพิ่มค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์นี้ได้อีก 0.05

ตารางที่ 7.6 ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต

ขนาดโคสิคของหิน	ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่นต่อหน่วยปริมาตร ของคอนกรีต สำหรับค่าโมดูลัสความละเอียดของทรายต่าง ๆ กัน			
	2.40	2.60	2.80	3.00
3/8" (10 มม.)	0.50	0.48	0.46	0.44
1/2" (12.5 มม.)	0.59	0.57	0.55	0.53
3/4" (20 มม.)	0.66	0.64	0.62	0.60
1" (25 มม.)	0.71	0.69	0.67	0.65
1 1/2" (40 มม.)	0.76	0.74	0.72	0.70
2" (50 มม.)	0.78	0.76	0.74	0.72
3" (75 มม.)	0.81	0.79	0.77	0.75
6" (150 มม.)	0.87	0.85	0.83	0.81

หมายเหตุ ค่าที่กำหนดให้ เป็นค่าสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป สำหรับงานคอนกรีตที่ทำได้ง่ายกว่า เช่น ถนน พื้น เป็นต้น อาจเพิ่มค่าเหล่านี้ขึ้นได้อีก 10 เปอร์เซ็นต์

7. หาปริมาตรวัสดุผสมละเอียด

เมื่อได้ค่าต่างๆ มาจนถึงขั้นที่ 6 แล้ว ปริมาตรวัสดุละเอียดจะหาได้จาก

ปริมาตรของคอนกรีต-ปริมาตรเนื้อแก๊ววัสดุอื่นๆ

โดยที่ ปริมาตรเนื้อแก๊ว (ซึ่งเป็นปริมาตรที่ไม่มีช่องว่างในเนื้อ)

ของวัสดุคำนวณได้จากความถ่วงจำเพาะ และ น้ำหนักของวัสดุคือ

ปริมาตรเนื้อแก๊ววัสดุ

= น้ำหนักของวัสดุ / (ความถ่วงจำเพาะ + หน่วยน้ำหนักของน้ำ)

8. ปรับส่วนผสมผสมด้วยความเป็นวัสดุที่ใช้งานจริงมีความชื้นสูงกว่าใน

สภาวะอิมิตัวและผิวแห้ง โดยเพิ่มน้ำหนักของวัสดุผสมขึ้นเท่ากับน้ำหนักที่ตัดมาและลดน้ำ

ในส่วนผสมออกจำนวนที่เท่ากัน ในกรณีนี้ทั้งนี้ก็ต้องมีการเติมแก๊ว



MIX DESIGN

ในการออกแบบการ mix ครึ่งนี้ เราตั้งกำลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่ต้องการไว้ที่ 300 ksc เมื่ออายุ 28 วัน ให้ใช้ซีเมนต์ที่มีถพ.= 3.15 และใช้หินขนาดโตสุด 40 มม. (1 1/2 ") มีถพ. = 2.40 มีหน่วยน้ำหนักแห้ง = 1197.76 มีปริมาณความชื้น 1.5 % ใช้ทราย มีถพ.= 2.08 ปริมาณความชื้น 4 % มีค่าโมดูลัสความละเอียด = 2.6

ขั้นตอนการผสม

1. กำหนดค่า slump = 8 cm.
2. หินขนาด 1 1/2"
3. จากตารางในหน้าที่แล้ว เราใช้ slump 8 cm. หินขนาด 1 1/2"

เพราะฉะนั้นใช้ปริมาณน้ำ = 195 ลิตร/ลบ. เมตรของคอนกรีต

4. จากตาราง สำหรับคอนกรีต กำลัง 300 ksc ดั้งนี้ต้องใช้

$$w/c = 0.55$$

5. ปริมาณซีเมนต์ที่ต้องการ = $195/0.55 = 354.45 \text{ kg.}$

6. ปริมาณวัสดุผสมหยาบ จากตารางเมื่อมีค่า โมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 2.6 และ มีขนาดไม่เกิน 1 1/2" จะได้ปริมาณหินในสถานะแห้งอัดแน่น = 0.74 ลบ.ม. /ลบ.ม. ของคอนกรีต

หน่วย นน.หิน = 1197.76

ตั้งนี้้น้ำหนักของหิน = $1197.76 \times 0.74 = 886.94 \text{ kg.}$

7. ปริมาณทราย

ปริมาตรน้ำ = $195/1000 = 0.195$

ปริมาตรซีเมนต์ = $354.45/(3.15 \times 1000) = 0.112$

ปริมาตรหิน = $886.34/(2.40 \times 1000) = 0.369$

ปริมาตรฟองอากาศ = 0.01

รวม = 0.681

ปริมาตรทราย = $1 - 0.681 = 0.335$

น้ำหนักทรายแห้ง = $2.08 \times 0.335 + 2.08 = 698.42 \text{ kg.}$

8. ปรับน. ตามความชื้น

น้ำหนักหิน = $886.34 \times 1.015 = 921.8 \text{ kg.}$

น้ำหนักทราย = $698.42 \times 1.04 = 708.9 \text{ kg.}$

น้ำหนักปูน = 354.45 kg.

น้ำหนักน้ำ = $195 - 886.34 \times 0.015 - 698.42 \times 0.04$

= 153.8 kg.

อัตราส่วน = 1:2:2.6

w/c = 0.55

วิธีทดลอง

1. นำท่อ พีวีซี. ขนาด 3/4" มาตัดเป็นท่อนๆ ให้มีความยาวท่อนละ 15 ซม. โดยพื้นที่คิดเป็น 1.91 ตาราง ซม. และคิดเป็น 0.18% ของหน้าตัดคาน (LONG SECTION)

2. ตัดไม้ขนาด 20x100 ซม. 2 แผ่นต่อคาน 1 ตัว

" 15x100 ซม. 1 "

" 15x20 ซม. 2 "

ประกอบแบบเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า

3. ตำแหน่งในการฝังท่อเป็นดังนี้

เนื่องจากคานวางบน support เข้ามาด้านละ 10 ซม. ทำให้คานมี span เท่ากับ 80 ซม. เพราะฉะนั้นพื้นที่เท่ากับ 1600 ตร.ซม.

ในการวางตำแหน่งที่จะแบ่งพื้นที่การวางเป็น 3 โซน


โซนที่ 1 วางท่อที่ตำแหน่งริมคานทั้ง 2 ด้าน

เข้ามาไม่เกินข้างละ L/5 หรือ 16 ซม. จากริมคาน



โซนที่ 2 วางที่ตำแหน่งริมคานเพียง 1 ด้าน

เข้ามาไม่เกินข้างละ L/5 หรือ 16 ซม. จากริมคาน



โซนที่ 3 วางที่ตำแหน่งกลางคาน



แต่ละโซน จะแบ่งระดับการฝังท่อเป็นสามระดับ คือ บน กลาง ล่าง
และแต่ละระดับก็จะมีปริมาณการวางท่อในขนาดต่างๆกัน คิดเป็น % ดังนี้
0.18 % , 0.36 % , 0.54 % , 0.72 % , 0.90 % และ %

4. ผสมคอนกรีต ในสัดส่วน 1 : 2 : 2.6 และ $w/c = 0.53$

5. ในช่วงที่ทำการผสมคอนกรีต เราไม่สามารถทำการผสมได้ทีเดียวครบทุกตัวอย่าง

เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำการผสมจะต้องเก็บตัวอย่างคานเต็มที่ไม่มีการรื้อยท่อเก็บไว้หนึ่งตัวอย่าง
และเก็บตัวอย่าง cylinder ไว้ 1 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการประเมินผล ซึ่งจะกล่าว
ถึงในช่วงการประเมินผล

6. หลังจากทำการหล่อเสร็จแล้ว จะต้องมีการบ่มน้ำไม่ต่ำกว่า 28 วันเป็นอย่างน้อย

ถึงจะนำมาทดสอบ ดังรูป



แต่ละชุดที่ทำการทดสอบเสร็จต้องมีการจดบันทึก เพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบ และสรุปผล

7. ทุกครั้งก่อนการทดสอบ ต้องทำให้แห้งก่อนโดยนำขึ้นจากน้ำ แล้วปล่อยให้แห้งไว้ 1 วัน

การสรุปผลการทดลอง

1. การคำนวณหาค่า

นำค่าแรงกดที่คำนวณได้มาเข้าสู่สูตร

$$M = P \cdot L / (4 \cdot 100) \quad \text{kg-m}$$

$$P = \text{แรงกดที่อ่านได้เมื่อคานคอนกรีตเกิดถึงจุดประลัย} \quad (\text{kg})$$

$$L = \text{ความยาวของช่วงคาน} \quad 80 \text{ ซม.}$$

2. การสรุปผล ให้ค่า M เป็นค่า moment ที่คานตัวอย่างแต่ละตัวรับได้ (kg-m)

M' เป็นค่า moment ที่คานตัวอย่างที่ไม่มีการฝังท่อ (kg-m)

โดยนำมาเข้าสู่สูตรคำนวณเป็น % ดังนี้

$$\% = M/M' \cdot 100$$

โดยค่าทุกค่าที่นำมาเข้าสู่สูตรจะต้องเป็นค่าที่กดได้ในครั้งเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลการ

ทดลองที่ถูกต้อง สาเหตุที่ต้องคิดค่าเป็น % เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่มีค่าเป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. นำค่าที่ได้ทุกค่ามาใส่ตาราง และเขียนกราฟ โดยใช้เป็น %

และสรุปหาปริมาณการฝังท่อในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้กำลังการรับแรงดัดที่ลดลง

ไม่เกินจากค่าที่ยอมให้

S T R E S S T A B L E

THIS RESULT IS BASE ON CUBE (15*15*15 cm.)

SPECIMEN	DATE	ULTIMATE LOAD (kg)	COMPRESSIVE STRENGTH (ksc)
#1	28/2/33	47400.00	210.67
#2	10/3/33	100850.00	448.22
#3	10/3/33	69900.00	310.67
#4	13/3/33	89250.00	396.67
#5	13/3/33	73350.00	326.00
#6	13/3/33	57750.00	256.67
#7	13/3/33	100350.00	446.00
AVERAGE		76978.57	342.13

NOTE AREA OF EACH SPECIMEN IS 225 SQ.CM.
 This result is higher than cylender result 13 % approximatly
 so when you want to use this you must time it with 0.87

AVERAGE COMPRESSION STRENGTH IS $342.13 * 0.87 = 297.65$

P O I N T L O A D T A B L E 1

NUMBER	TYPE	% CONDUIT AREA	POINT LOAD OF BEAM WITH CONDUIT (kg)	POINT LOAD OF BEAM WITHOUT CONDUIT (kg)	POINT LOAD OF BEAM (kg-m)	% POINT LOAD	MOMENT
1	d	-	2925.00	2925.00	0.00	0.00	58500.00
2	d	-	2805.00	2805.00	0.00	0.00	56100.00
3	d	-	3030.00	3030.00	0.00	0.00	60600.00
4	d	-	2820.00	2820.00	0.00	0.00	56400.00
averag(d)	D	-	2895.00	2895.00	0.00	0.00	57900.00
5	A1	0.36	2670.39	2895.00	99.15	99.15	57407.85
6	A1	0.72	2771.67	2895.00	95.74	95.74	55433.46
7	A1	1.08	2692.35	2895.00	93.00	93.00	53847.00
8	A1	1.44	2684.82	2895.00	92.74	92.74	53696.46
9	A1	1.80	2677.88	2895.00	92.50	92.50	53557.50
10	A2	0.36	2552.81	2895.00	88.18	88.18	51056.22
11	A2	0.72	2465.96	2895.00	85.16	85.16	49319.22
12	A2	1.08	2208.02	2895.00	76.27	76.27	44160.33
13	A2	1.44	2129.85	2895.00	73.57	73.57	42597.03
14	A2	1.80	2009.13	2895.00	69.40	69.40	40182.60
15	A2	4.90	1859.75	2895.00	64.24	64.24	37194.96
16	A3	0.36	2837.10	2895.00	98.00	98.00	56742.00
17	A3	0.72	2573.66	2895.00	88.90	88.90	51473.10
18	A3	1.08	2558.02	2895.00	88.36	88.36	51160.44
19	A3	1.44	2292.84	2895.00	79.20	79.20	45856.80
20	A3	1.80	2244.78	2895.00	77.54	77.54	44895.66

NOTE : TYPE A = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (TWO SIDE)

A1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)

A2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)

A3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)

TYPE B = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (ONE SIDE)

B1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)

B2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)

B3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)

TYPE C = BEAM WITH CONDUIT AT THE CENTER ZONE

C1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)

C2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)

C3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)

TYPE D = BEAM WITHOUT CONDUIT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

P O I N T L O A D T A B L E 2

NUMBER	TYPE	% CONDUIT AREA	POINT LOAD OF BEAM WITH CONDUIT (kg)	POINT LOAD OF BEAM WITHOUT CONDUIT (kg)	% OF POINT LOAD	MOMENT (kg-m)
1	B1	0.18	2793.68	2895.00	96.50	55873.50
2	B1	0.36	2756.04	2895.00	95.20	55120.80
3	B1	0.54	2756.04	2895.00	95.20	55120.80
4	B1	0.72	2677.88	2895.00	92.50	53557.50
5	B1	0.90	2663.40	2895.00	92.00	53268.00
6	B2	0.18	2808.15	2895.00	97.00	56163.00
7	B2	0.36	2802.36	2895.00	96.80	56047.20
8	B2	0.54	2761.83	2895.00	95.40	55236.60
9	B2	0.72	2735.78	2895.00	94.50	54715.50
10	B2	0.90	2660.51	2895.00	91.90	53210.10
11	B2	4.90	2549.92	2895.00	88.08	50998.32
12	B3	0.18	2761.83	2895.00	95.40	55236.60
13	B3	0.36	2756.04	2895.00	95.20	55120.80
14	B3	0.54	2712.62	2895.00	93.70	54252.30
15	B3	0.72	2677.88	2895.00	92.50	53557.50
16	B3	0.90	2606.95	2895.00	90.05	52138.95

NOTE : TYPE A = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (TWO SIDE)
 A1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 A2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 A3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE B = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (ONE SIDE)
 B1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 B2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 B3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE C = BEAM WITH CONDUIT AT THE CENTER ZONE
 C1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 C2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 C3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE D = BEAM WITHOUT CONDUIT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

POINT LOAD TABLE 3

NUMBER	TYPE	% CONDUIT AREA	POINT LOAD OF BEAM WITH CONDUIT (kg)	POINT LOAD OF BEAM WITHOUT CONDUIT (kg)	% OF POINT LOAD	MOMENT (kg-m)
1	C1	0.18	2880.83	2895.00	99.50	57610.50
2	C1	0.36	2863.16	2895.00	98.90	57263.10
3	C1	0.54	2851.58	2895.00	98.50	57031.50
4	C1	0.72	2828.42	2895.00	97.70	56568.30
5	C1	0.90	2816.84	2895.00	97.30	56336.70
6	C2	0.18	2866.05	2895.00	99.00	57321.00
7	C2	0.36	2863.16	2895.00	98.90	57263.10
8	C2	0.54	2854.47	2895.00	98.60	57089.40
9	C2	0.72	2851.58	2895.00	98.50	57031.50
10	C2	0.90	2845.80	2895.00	98.29	56909.91
11	C2	4.90	1859.75	2895.00	64.24	37194.96
12	C3	0.18	2384.61	2895.00	82.37	47692.23
13	C3	0.36	2331.63	2895.00	80.54	46632.66
14	C3	0.54	2350.74	2895.00	81.20	47014.80
15	C3	0.72	2119.72	2895.00	73.22	42394.38
16	C3	0.90	2075.72	2895.00	71.70	41514.30

NOTE : TYPE A = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (TWO SIDE)
 A1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 A2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 A3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE B = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (ONE SIDE)
 B1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 B2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 B3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE C = BEAM WITH CONDUIT AT THE CENTER ZONE
 C1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 C2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 C3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE D = BEAM WITHOUT CONDUIT

R E S U L T T A B L E 1

NUMBER	TYPE	DATE TEST	% OF CONDUIT AREA	MOMENT OF BEAM WITHOUT CONDUIT (M')	MOMENT OF BEAM WITH CONDUIT ((M/M')*100)	% RECEIVING MOMENT	REDUCED MOMENT ((100-%)')
1	A1		0.36	57900.00	57407.85	99.15	0.85
2	A1		0.72	57900.00	55433.46	95.74	4.26
3	A1		1.08	57900.00	53847.00	93.00	7.00
4	A1		1.44	57900.00	53696.46	92.74	7.26
5	A1		1.80	57900.00	53557.50	92.50	7.50
6	A2		0.36	57900.00	51056.22	88.18	11.82
7	A2		0.72	57900.00	49319.22	85.18	14.82
8	A2		1.08	57900.00	44160.33	76.27	23.73
9	A2		1.44	57900.00	42597.03	73.57	26.43
10	A2		1.80	57900.00	40182.60	69.40	30.60
11	A2		4.90	57900.00	37194.96	64.24	35.76
12	A3		0.36	57900.00	56742.00	98.00	2.00
13	A3		0.72	57900.00	51473.10	88.90	11.10
14	A3		1.08	57900.00	51160.44	88.36	11.64
15	A3		1.44	57900.00	45856.80	79.20	20.80
16	A3		1.80	57900.00	44895.66	77.54	22.46

NOTE: TYPE A = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (TWO SIDE)
 A1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 A2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 A3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE B = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (ONE SIDE)
 B1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 B2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 B3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE C = BEAM WITH CONDUIT AT THE CENTER ZONE
 C1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 C2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 C3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE D = BEAM WITHOUT CONDUIT

R E S U L T T A B L E 2

NUMBER	TYPE	DATE TEST	% OF CONDUIT AREA	MOMENT OF BEAM WITHOUT CONDUIT (M)	MOMENT OF BEAM WITH CONDUIT (M)	MOMENT RECEIVING MOMENT ((M/M')*100)	REDUCED MOMENT ((100-%')
1	B1		0.18	57900.00	55673.50	96.50	3.50
2	B1		0.36	57900.00	55120.80	95.20	4.80
3	B1		0.54	57900.00	55120.80	95.20	4.80
4	B1		0.72	57900.00	53557.50	92.50	7.50
5	B1		0.90	57900.00	53268.00	92.00	8.00
6	B2		0.18	57900.00	56163.00	97.00	3.00
7	B2		0.36	57900.00	56047.20	96.80	3.20
8	B2		0.54	57900.00	55236.20	95.40	4.60
9	B2		0.72	57900.00	54715.50	94.50	5.50
10	B2		0.90	57900.00	53210.10	91.90	8.10
11	B2		4.90	57900.00	50998.32	88.08	11.92
12	B3		0.18	57900.00	55236.60	95.40	4.60
13	B3		0.36	57900.00	55120.80	95.20	4.80
14	B3		0.54	57900.00	54252.30	93.70	6.30
15	B3		0.72	57900.00	53557.50	92.50	7.50
16	B3		0.90	57900.00	52138.95	90.05	9.95

NOTE: TYPE A = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (TWO SIDE)
 A1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 A2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 A3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE B = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (ONE SIDE)
 B1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 B2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 B3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE C = BEAM WITH CONDUIT AT THE CENTER ZONE
 C1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 C2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 C3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE D = BEAM WITHOUT CONDUIT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


R E S U L T T A B L E 3

TYPE	DATE	TEST	% OF CONDUIT AREA	MOMENT OF BEAM WITHOUT CONDUIT (M')	MOMENT OF BEAM WITH CONDUIT (M)	% RECEIVING MOMENT (M/M')*100	REDUCED MOMENT (100-%')
C1			0.18	57900.00	57610.50	99.50	0.50
C1			0.36	57900.00	57263.10	98.90	1.10
C1			0.54	57900.00	57031.50	98.50	1.50
C1			0.72	57900.00	56568.30	97.70	2.30
C1			0.90	57900.00	56336.70	97.30	2.70
C2			0.18	57900.00	57321.00	99.00	1.00
C2			0.36	57900.00	57263.10	98.90	1.10
C2			0.54	57900.00	57089.40	98.60	1.40
C2			0.72	57900.00	57031.50	98.50	1.50
C2			0.90	57900.00	56909.91	98.29	1.71
C3			4.90	57900.00	37194.96	64.24	35.76
C3			0.18	57900.00	24792.23	82.37	17.63
C3			0.36	57900.00	46632.66	80.54	19.46
C3			0.54	57900.00	47014.80	81.20	18.80
C3			0.72	57900.00	42394.38	73.22	26.78
C3			0.90	57900.00	41514.30	71.70	28.30

NOTE: TYPE A = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (TWO SIDE)
 A1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 A2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 A3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE B = BEAM WITH CONDUIT AT THE END SIDE (ONE SIDE)
 B1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 B2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 B3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE C = BEAM WITH CONDUIT AT THE CENTER ZONE
 C1 = AT THE TOP LEVEL (5 CM. FROM SURFACE)
 C2 = AT THE MIDDLE LEVEL (10 CM. FROM SURFACE)
 C3 = AT THE BOTTOM LEVEL (15 CM. FROM SURFACE)
 TYPE D = BEAM WITHOUT CONDUIT


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

EFFECT OF CONDUIT ON BENDING MOMENT




EFFECT OF CONDUIT ON BENDING MOMENT

AT THE END SIDE OF BEAM (ONLY ONE SIDE)




EFFECT OF CONDUIT ON BENDING MOMENT

AT THE CENTER OF BEAM




EFFECT OF CONDUIT ON BENDING MOMENT

AT THE END OF BEAM (TWO SIDE)




EFFECT OF CONDUIT ON BENDING MOMENT

AT THE END SIDE OF BEAM (ONLY ONE SIDE)



EFFECT OF CONDUIT ON BENDING MOMENT

AT THE CENTER OF BEAM



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลของเอกสารหากมีข้อผิดพลาดใดๆ

โมเมนต์ตัดของคานจะขึ้นกับปัจจัยเพียงประการเดียว คือ ปริมาณท่อ ส่วนระดับของท่อ ที่ฝังนั้นมีผลกระทบน้อยมาก

จากกราฟพบว่าค่า % reduced moment ในตำแหน่งนี้จะมีค่าเกาะกลุ่มในระดับใกล้เคียงกันตามปริมาณการฝังท่อ เช่น ที่ปริมาณการฝังท่อ 0.18% พบว่ามีค่า reduced moment ใกล้เคียงกันคืออยู่ในช่วง 3 - 4.5 % ไม่ว่าจะเป็นการฝังท่อในระดับใดก็ตาม หรือว่าในช่วง 0.36 % ก็จะทำให้ค่าในช่วง 3.1 - 4.7 % ไม่ว่าจะเป็นการฝังท่อในระดับใดก็ตาม ฯลฯ

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ในการฝังท่อแบบนี้จะฝังที่ระดับใดก็ได้เพราะไม่มีผลกระทบ แต่ที่มีผลกระทบคือปริมาณท่อ ซึ่งถ้าเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งทำให้รับโมเมนต์ได้น้อยลงด้วย แต่ที่ไม่สามารถสรุปออกมาเป็นปริมาณที่แน่นอนนั้นก็เนื่องมาจาก เรายังไม่ได้มีการฝังท่อถึงในระดับปริมาณ ที่น่าจะเป็นอันตรายมากต่อกำลังรับแรงตัดของคาน ซึ่งสิ่งนี้มีสาเหตุมาจากความจำกัดของเนื้อที่ , covering, spacing ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในช่วงทฤษฎี

จากกราฟผลการทดลองรูปที่สาม พบว่าอิทธิพลของท่อ conduit ที่มีต่อคานคอนกรีตที่มีการฝังท่อในแนวกลาง (center) จะขึ้นกับปัจจัย 2 ประการดังที่เคยตั้งสมมุติฐานไว้ในตอนแรก นั่นคือ ปริมาณท่อ และ ระดับที่ฝัง โดยในกราฟรูปนี้จะได้เห็นได้ชัดมากกว่ากราฟรูปอื่นมาก

จากกราฟ พบว่าระดับที่แทบจะไม่ได้รับอิทธิพลต่อปริมาณท่อที่ฝังนั้นคือระดับบนและระดับกลาง (5 และ 10 cm. ตามลำดับ) โดยเมื่อมีการฝังท่อถึงในปริมาณที่เราตั้งไว้สูงสุดในการทดลอง ค่า % reduced moment ที่มีก็ยังมีค่า ไม่เกิน 5 % ซึ่งคิดว่าไม่เท่าไรจะมีผลต่อกำลังรับโมเมนต์มากนัก

ส่วนในระดับล่างนั้น พบว่าปริมาณการฝังท่อมีอิทธิพลสูงมากกว่าที่คิด

ใช้ จากกราฟพบว่า เมื่อค่า % conduit area มีค่าเพียง 0.18 % ค่า % reduced moment มีค่ามากถึงเกือบประมาณ 18 % จึงเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมีการฝังท่อใน คานคอนกรีตที่แนวกลางและในระดับล่าง เป็นอันขาด

ส่วนสาเหตุน่าจะจะเป็นไม่ได้ว่า เนื่องจากส่วนล่างเป็นส่วนที่เกิดแรงดึง เมื่อคานรับแรงตัด ดังนั้นถ้าเนื้อที่คอนกรีตส่วนนี้ขาดหายไปก็ย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น



ตารางแสดงผลสรุป

ZONE ที่ทำการฝังท่อ	สรุปผล		สรุปผลกระทบจาก area	
	LEVEL	EFFECT	EFFECT OF % CONDUIT AREA	% ที่คาดว่าจะ เกิดอันตราย
1. คานที่มีการฝังท่อ ที่ริมคานทั้งสองด้าน (ไม่เกิน L/5)	บน	ปานกลาง	มาก	0.72 ขึ้นไป
	กลาง	มาก	มาก	0.36 ขึ้นไป
	ล่าง	น้อย	น้อย	4.9 ขึ้นไป
2. คานที่มีการฝังท่อ ที่ริมคานเพียงด้าน เดียว (ไม่เกิน L/5)	บน	น้อย	น้อย	4.9 ขึ้นไป
	กลาง	"	"	"
	ล่าง	"	"	"
3. คานที่มีการฝังท่อ ที่กลางคาน	บน	น้อย	น้อย	4.9 ขึ้นไป
	กลาง	"	"	"
	ล่าง	มาก	มาก	0.18 ขึ้นไป


การนำไปใช้งาน

แม้ว่าในการทดลองนี้ เราจะทำการทดลองด้วยคานคอนกรีตที่ไมเสริมเหล็ก แต่เราก็สามารถที่จะนำค่าที่ได้จากการทดลองนี้ ไปประยุกต์ใช้งานได้

เมื่อเราทำการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น ในการออกแบบด้วยทฤษฎี elastic นั้น ก่อนอื่นเราจะต้องทราบค่า F_c และค่า F_s และค่า m จากนั้นเราก็จะทราบค่า k, j และทำการหาขนาดของหน้าตัดออกมาให้ได้ จากนั้นก็ทำการคำนวณหาปริมาณของเหล็กเสริม ที่จะเพียงพอในการรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้น โดยเหล็กเสริมนี้มี 2 อย่างคือเหล็กเสริมรับแรงดึงและเหล็กเสริมรับแรงอัด

จากข้างต้นนี้เป็นการกล่าวถึงการออกแบบคาน คสล. แบบคร่าวๆ ซึ่งเมื่อเราหาทุกอย่างออกมาแล้วนั้น เมื่อมีการฝังท่อร้อยสายไฟเกิดขึ้นในคานเราก็จะนำผลการทดลองของเรามาใช้ในการลดค่ากำลังการรับ moment ของคาน คสล. ได้ ซึ่งค่านี้ก็คือ ค่า M_u

ในส่วนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น เราสามารถนำผลการทดลองของเราใช้ได้จริง ในกรณีที่มีการฝังท่อที่บริเวณเหนือแกน neutral axis เท่านั้น ส่วนในบริเวณที่ต่ำกว่าแกนลงมา เราก็ถือว่าคอนกรีตไม่ได้ทำการรับแรงอะไร เหล็กเป็นรับไปทั้งหมด ดังนั้นถ้าเนื้อที่คอนกรีตบริเวณนี้หาย ไม่มากนักก็คงมีผลกระทบน้อยมาก



EXAMPLE 1

ให้การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี span ยาว 4 เมตร และรับโมเมนต์ 1900 kg-m โดยกำหนดให้ใช้คานที่มีขนาดเท่ากับ 20*40 ซม. กำหนดหน่วยแรงที่ยอมให้ $F_c = 45 \text{ kg/sq.cm}$. $F_s = 1200 \text{ kg/sq.cm}$. $n = 14$

และถ้ามีการฝังท่อร้อยสายไฟ มีเนื้อที่เท่ากับ 144 sq.cm. ที่กลางคาน ต่ำกว่าผิวบนลงมา 12 ซม. และการฝังนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำลังของคอนกรีตเท่าใด และควรแก้ไขโดยการเสริมเหล็กเพิ่มอย่างไร

ในการออกแบบคานจริงที่ไม่มีการฝังท่อสายไฟ

จากค่า F_s , F_c , n ทำให้เราสามารถหาค่า k , j ได้จากตารางที่ 4

หน้า 383 จากหนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กของ วินิต ช่อวิเชียร

$$k = 0.334$$

$$j = 0.885$$

$$M_c = F_c * k * j * b * d^2 / 2$$

$$M_c = 45 * 0.334 * 0.885 * 0.20 * 35 * 35 / 2 = 1678 \text{ kg-m}$$

$$M_c < M$$

ต้องออกแบบให้มีทั้งเหล็กเสริมรับแรงดึงและแรงอัดด้วย

$$M_1 = 1678 \text{ kg-m}$$

$$M_2 = 1900 - 1678 = 222 \text{ kg-m}$$

เหล็กเสริมรับแรงดึง

$$As1 = M1 / (Fs * j * d) = 1678 * 100 / (1200 * 0.885 * 35) \\ = 4.5 \text{ sq. cm.}$$

$$As2 = M2 / (Fs * (d - d')) = 222 * 100 / (1200 * (35 - 5)) \\ = 0.6 \text{ sq. cm.}$$

เนื้อที่เหล็กเสริมรับแรงดึง $As = As1 + As2 = 4.5 + 0.6 \\ = 5.1 \text{ sq. cm.}$


ดังนั้นใช้เหล็กเสริมรับแรงดึง เหล็ก 15 มม. 3 เส้น

เหล็กเสริมรับแรงอัด

$$As' = As2 * (1 - k) / (2 * (k - d' / d)) \\ = 0.98 \text{ sq. cm.}$$

ดังนั้นใช้เหล็กเสริมรับแรงอัด เหล็ก 9 มม. 2 เส้น

ได้การเสริมเหล็กดังรูป



ในการที่มีการฝังท่อร้อยสายไฟ

ต้องมีการออกแบบใหม่ หาตำแหน่งของแกน neutral axis

$$\text{แกนสะเทิน} = k*d$$

$$= 0.334*35 = 12 \text{ cm.}$$

ในการที่มีการฝังท่อในบริเวณกลางคานที่มีบริเวณเหนือแกนนี้ขึ้น คือจากผิวบน ลงมา 12 cm. เราสามารถที่จะนำผลการทดลองของเรามาประยุกต์ใช้ได้

$$\text{เพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านหน้า} = 400*40 = 16000 \text{ sq. cm.}$$

$$\text{และ \% ของพื้นที่ท่อร้อยสายไฟ} = 140*100/16000 = 0.875 \%$$

ในที่นี้ เราฝังที่ต่ำกว่าผิวบนลงมา 12 ซม. ซึ่งถือว่าอยู่ใน middle level

$$\text{จากตาราง ค่า \% of conduit area} = 0.90 \%$$

level ให้ค่า reduced moment = 1.71 %

เพราะฉะนั้นค่า moment ที่คอนกรีตรับได้จะลดลง

$$= 1678*0.0171$$

$$= 28.69 \text{ kg-m}$$

moment ที่คอนกรีตรับได้จริง

$$= 1678 - 28.69$$

$$= 1649.31 \text{ kg-m}$$

หาค่าเหล็กเสริมรับแรงดึง

$$\begin{aligned} A_{s1} &= 1649.31 \cdot 100 / (1200 \cdot 0.885 \cdot 35) \\ &= 4.44 \text{ sq.cm.} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} A_{s2} &= (1900 - 1649.31) \cdot 100 / (1200 \cdot (35 - 5)) \\ &= 0.696 \text{ sq.cm.} \end{aligned}$$

รวมเหล็กเสริมรับแรงดึง

$$\begin{aligned} &= 4.44 + 0.696 \\ &= 5.136 \text{ sq.cm.} \end{aligned}$$

ใช้เหล็ก 15 มม. 3 เส้นหาค่าเหล็กเสริมรับแรงอัด


$$\begin{aligned} A_{s'} &= A_{s2} \cdot (1 - k) / (2 \cdot (k - d' / d)) \\ &= 0.696 \cdot (1 - 0.334) / (2 \cdot (0.334 - 5 / 35)) \\ &= 1.21 \text{ sq.cm.} \end{aligned}$$

ใช้เหล็กเสริมรับแรงอัด 15 มม. 2 เส้นรูปแสดงการเสริมเหล็ก





รูปประกอบ

การทดลองต่างๆ






ก่อนคอนกรีตที่ถูกกดจนพังทลาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า



ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในสิ่งที่ปรากฏในเอกสารนี้ และขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในเอกสารนี้








เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ใด ๆ ที่มิใช่เพื่อการศึกษา





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานต้นทางหรือผู้ถือลิขสิทธิ์ของเอกสารหรือผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า



ไม่ก่อคดีลิขสิทธิ์และลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่มีลิขสิทธิ์ในเนื้อหา





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า


ไปใช้ประโยชน์อื่นใด ทั้งการเผยแพร่หรือการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำเอกสารฉบับนี้





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไปใช้ประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ของเอกสารหรือข้อมูลใดๆ

บรรณานุกรม

1. ศจ.วินิต ช่อวิเชียร : " คอนกรีตเทคโนโลยี " พิมพ์ครั้งที่ 7 , กรุงเทพฯ 2529
2. ศจ.สนั่น เจริญเฝ้า และ ศจ.วินิต ช่อวิเชียร : " คอนกรีตเสริมเหล็ก " พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ 2530
3. ผศ.ศิริวัฒน์ ไชยชนะ : " วิเคราะห์โครงสร้าง " สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
4. เอกสาร " เรื่องของคอนกรีต " ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด
5. เอกสาร " คอนกรีตวิทยา " ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
6. ผศ.ศิริวัฒน์ ไชยชนะ : " ปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี " สถาบันเทคโนโลยี ลาดกระบัง