

รายงาน

Special Project



หัวข้อเรื่อง

การทำนึ่งสำเร็จรูปคั่วแกลบ

โดย

นายชัยยะ พัดมเจริญ รหัส 291902

นายสุมนชัย เริงเชตกรรม รหัส 291922

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Special Project

ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.สุรัตน์ หวังเจริญ

อ.เกษม อมันตกุล

วันที่ 20 มีนาคม 2533

หน้าอนุมัติ

ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง

.....
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

กรรมการวัดผลการค้าเป็นงาน อาจารย์ที่ปรึกษา
(อ. สุรัตน์ หวังเจริญ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อ. เกษม อม้นตกุล)

..... กรรมการ
(อ. สุหจัน ศรีนิล)

..... กรรมการ
(อ. วิบูลย์ วุฒินาถ) 3/5/33

..... กรรมการ
(อ. ศศ. ศิริวัฒน์ ไชยชนะ)

..... กรรมการ
(อ. ดร. ศรีกริช นีร์ณมาศ)

..... กรรมการ
(อ. ศิลป์ชัย จานสุวรรณ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และ อิงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

ในภาวะปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ประเทศไทยมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสูงมากซึ่งก็หมายถึงว่าได้มีการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัย สำนักงานต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ดังนั้นการที่เราพยายามที่จะลดต้นทุนในการก่อสร้างได้มากเท่าไร ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

การศึกษางานวิจัยและพัฒนาที่นักศึกษาได้กระทำชิ้นนี้ เป็นงานที่นักศึกษามีแนวความคิดมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ได้ใช้หนังสือสำเร็จรูปซึ่งทำด้วยโฟมมาทำเป็นผนังรับแรงและกันระหว่างห้อง โดยการฉาบปูนไปที่ผนังโฟมสำเร็จรูป แต่มีข้อที่ควรพัฒนาคือ ผนังโฟมสำเร็จรูปดังกล่าวมีราคาค่อนข้างแพง คือคิดแล้วค่าผนังโฟมสำเร็จรูปที่กรุด้วยเหล็กขนาด 2 มม. วางห่าง 5 ซม. ตะแกรง ทดตารางเมตรละ 319 บาท ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงมาก ดังนั้นนักศึกษาซึ่งมีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนจากผนังสำเร็จรูปที่ทำด้วยโฟมเป็นผนังตัวอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกับโฟม คือมีน้ำหนักเบา สามารถเก็บรักษาความเย็นได้ แต่ควรมีราคาถูก ซึ่งนักศึกษาก็ได้นำแผ่นผสมปูนซีเมนต์และน้ำมาทำเป็นแผ่นผนังสำเร็จรูปแทนโฟม ซึ่งการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวเป็นงานซึ่งไม่มีผู้ใดเคยทำมาก่อน ดังนั้นระบบการผลิตและรูปต่าง ๆ จะเป็นการผลิตด้วยเครื่องมือที่พอจะหาได้ และคิดค้นด้วยตัวนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งคงต้องมีข้อบกพร่องขึ้นมาอย่างแน่นอน หวังว่าผู้ที่อ่านงานวิจัยและพัฒนาแผ่นผนังสำเร็จรูปที่ผลิตโดยนักศึกษานี้ จะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป

คณะผู้จัดทำ

20 มีนาคม 2533

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ก็โดยการสนับสนุนจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ สุรัตน์ หวังเจริญ และ อาจารย์เกษม อมันตกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนี้ที่ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขโครงการนี้จนเป็นที่เรียบร้อย ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณ คุณเอกชัย สุนทรหงส์ ผอ.สาขาวิจัยอุตสาหกรรมการก่อสร้าง คุณกิติ อุษานิชยนต์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการก่อสร้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ งานก่อสร้างบ้านตัวอย่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั่วไป ในระดับอุตสาหกรรม

ท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ได้อบรมสั่งสอนจนผู้จัดทำมีความรู้จนทำโครงการนี้ได้สำเร็จ รวมทั้งภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ที่ให้ความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ทำการทดลอง และสนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

นายชัยยะ พันธ์เจริญ

นายสุมนชัย เรืองเชตต์กรรม

มีนาคม 2533

ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์ กับ บทนำและความเป็นมา	1
ระบบหนังสือ	4
ภาคที่ 1	9
-หนังสือของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ	10
ภาคที่ 2	14
-หนังสือแลกเปลี่ยนสำเร็จรูป	15
-สรุปรายละเอียดของหนังสือแลกเปลี่ยนสำเร็จรูป	32
-ประโยชน์ที่ได้จากหนังสือสำเร็จรูปที่ทำด้วยแลกเปลี่ยน	36
-สรุป	39
-ข้อเสนอแนะและวิจารณ์	40
-บรรณานุกรม	41

วัตถุประสงค์ กับ บทนำและความเป็นมา

๗. วัตถุประสงค์

- เพื่อวิจัยถึงวัสดุที่จะนำมาทำเป็นหนังสือสำเร็จรูปแทนโหมหนังสือสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ทั่วไป
- ศึกษาเปรียบเทียบราคาของวัสดุทั้งกล่าวกับหนังสืออื่น เช่น โหมหนังสือสำเร็จรูป , หนังสือออิฐ , หนังสืออิฐกริต
- ศึกษาเพิ่มเติมว่าด้านน้ำหนักแถบสำเร็จรูปที่ฉาบแล้วไปคิกคังเป็นครีบค่างๆจะทำได้หรือไม่



2. บทนำและความเป็นมา

เนื่องจากการขยายตัวทางด้านอาคารก่อสร้างที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และในอนาคต ทำให้วัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้นักศึกษามีความคิดที่จะวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

จากการที่นักศึกษาได้ค้นคว้าวัสดุต่าง ๆ พบว่ามีวัสดุชนิดหนึ่งซึ่งใช้ทำเป็นผนังที่กำลังศึกษาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) โดยหน่วยงานสาขาวิจัยอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นวัสดุแผ่นผนังสำเร็จรูปซึ่งทำด้วยแผ่นโฟมโพลีสไตรีน หนา 50 มม. และดัดด้วยเหล็กสำเร็จรูปขนาด 2 มม. วางห่างช่วงละ 5 ซม. (ตะแกรง) มีขาทางร่องกลางซึ่งทางสถาบันวิจัยได้นำแผ่นสำเร็จรูปดังกล่าวมาทำเป็นผนังรับแรง (Bearing Wall) โดยนำแผ่นสำเร็จรูปมาติดกึ่งในหน้างานให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการ เช่นวางที่เห็นหน้าข้างก็หักเป็นช่วงไว้แล้วทำการฉาบทั้ง 2 ด้าน หนาตามละ 2.5 ซม. ด้วยอัตราส่วนปูนทราย 1 : 2 โดยใช้ปูนตราเสือและทรายหยาบทั่วไป โดยนำน้ำที่พอเหมาะในการฉาบ คือ น้ำ : ปูน ประมาณ 0.664 โดยน้ำหนัก และทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ได้ทำการทดสอบแผ่นผนังดังกล่าวแล้วพบว่า สามารถทำเป็นผนังรับแรงได้ความหนา วิศวกรรม และแผ่นผนังที่ฉาบเสร็จแล้วมีความคงทน ไม่มีผิวทรายที่ร่อน , หรือเป็นสนิม เมื่อโดนอากาศ, ฝน, แดด เป็นเวลาหลาย ๆ เดือน

จากการที่นักศึกษาได้สอบถามราคาที่ใช้ทำการก่อสร้างพบว่า เฉพาะค่าแผ่นสำเร็จรูปมีราคาถึงแผ่นละ 950 บาท (ขนาดของแผ่น 1.22×2.44 ม² ตกตารางเมตรละ 319 บาท รวมค่าฉาบ ค่าวัสดุและติดตั้งอีกตารางเมตรละ 100 บาทต่อข้าง ซึ่งเมื่อเทียบกับการก่ออิฐและฉาบปูนโดยทั่วไป จะใช้ค่าก่ออิฐและค่าวัสดุประมาณ 100 บาท และค่าฉาบ ค่าวัสดุอีกตารางเมตรละ 80 บาทต่อข้าง ซึ่งจะเห็นว่าผนังที่ทำจากแผ่นโฟมสำเร็จรูปดังกล่าวจะมีราคาค่อนข้างแพง แต่เมื่อคิดถึงระยะเวลาในการทำงาน และค่าวัสดุที่ออกแบบ คือ ความรุนแรง จะใช้หน้าตัดที่น้อยลงเนื่องจากน้ำหนักผนังที่น้อยลง ก็จะเป็นข้อที่ได้เปรียบกว่าผนังก่ออิฐ

ดังนั้นจากการที่ผนังโฟมสำเร็จรูปดังกล่าวมีราคาถึงตารางเมตรละ 319 บ. นักศึกษาจึงมีความคิดที่จะนำวัสดุชนิดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติ เบาล เหมือนโฟม และสามารถนำมาทำเป็นแผ่นได้ โดยนักศึกษามุ่งเน้นที่เหลือใช้ภายในประเทศ หาได้ง่าย ซึ่งพบว่า แกลบเป็นวัสดุที่สามารถจะนำมาทำเป็นแผ่นผนังให้มีคุณสมบัติคล้ายโฟมได้ จากนั้นนักศึกษาก็ได้เริ่มทำการวิจัยเอกสารเป็นเอกสารที่ส่งวนเวียนสำหรับการแข่งขันเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า การพัฒนาวัสดุ คือ แกลบมาใช้ประโยชน์ ซึ่งขั้นตอนการเขียนรายงานนี้ทางนักศึกษาจะนำเอา

ข้อมูลของสถาบันวิจัยได้ทำขึ้นมาเป็นภาคที่ 1 และต่อจากนั้น ภาคที่ 2 จะเป็นวัสดุ คือ
 แกลบที่นักศึกษาได้วิจัยและพัฒนาขึ้น ทดลองการนำไปใช้ในงานต่าง ๆ ที่สามารถจะทำได้

วัสดุที่นักศึกษาได้ทำการวิจัย และพัฒนานั้น แรกเริ่มนักศึกษามีความคิดที่จะ
 นำวางข้าวซึ่งจะพบเข้าได้ตามท้องนา จะมีมาก เมื่อเวลาได้ทำการเกี่ยวข้าวแล้วทำการ
 แยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากวางข้าว แต่เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายงานวางข้าวมาอีกก็
 เป็นแผ่นเพื่อให้มีความหนา 5 ซม. เพื่อนำมาใช้แทนแผ่นใหม่แล้วปรากฏว่า นักศึกษา
 ไม่สามารถทำให้เป็นแผ่นได้ด้วยวิธีธรรมดา แต่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยจะสามารถทำได้
 ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องการให้วัสดุที่นักศึกษาได้ทำการวิจัยและพัฒนานั้นทำขึ้นลำบาก จึงได้เปลี่ยน
 วัสดุจากวางข้าวมาเป็นแกลบ

แกลบที่นักศึกษาได้ทำการวิจัยและพัฒนานั้นได้ผลจากการที่สีข้าวเปลือกโดยการ
 แยกของเมล็ดข้าวสาร และส่วนเปลือกของเมล็ดข้าวเปลือกก็คือแกลบ ซึ่งหาได้ง่ายตาม
 โรงสีที่สีข้าวได้ทั่วประเทศ และมีทั้งที่ตลอดจนมีราคาถูกมาก 1 เก็คติ 1 คันรด 10 ล้อจะขาย
 กันในราคา 300-500 บาท

ในช่วงตอนแรกนักศึกษาก็เริ่มทำการทดลองหาวัสดุประสานต่าง ๆ ที่จะนำมา
 ประสานแกลบให้เข้ากันได้ และในที่สุดนักศึกษาก็ได้นำแกลบผสมกับวัสดุประสาน คือซีเมนต์
 กับน้ำ ซึ่งจากการทดลองจะได้ แกลบที่สามารถทำเป็นแผ่น โดยนักศึกษาก็ทำแผ่นแกลบขนาด
 15x30x5 ซม.³ แล้วนำมาเคลือบด้วยสีเมทัลลิกเพื่อให้อายุของแกลบที่ได้ไม่ถูกน้ำจนเกินไป
 เมื่อฉายด้วยมอร์ตา และเป็นการประสานผิวแกลบให้จับกันดี ไม่ให้หลุดร่อนขณะฉาบหรือขณะ
 ชนย้าย ซึ่งรายละเอียดการทำแผ่นแกลบที่นักศึกษาก็จะพบอยู่ในภาคที่ 2 ของรายงานฉบับนี้

ระบบผนัง

ผนังเมื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องปิดแล้วยังต้องทำหน้าที่เปิดรับลม อากาศ ความเย็น มุมมอง และผนังยังรับน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ฝน ฝุ่น แมลง ขโมย แสงกล้า ความร้อน มุมมอง กลิ่น เสียง เป็นต้น ในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ จะเห็นว่าวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดมีทั้งข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน และข้อจำกัดของตัววัสดุแต่ละชนิดก็มีความต่างกันไป หัวข้อที่ควรพิจารณาที่สำคัญได้แก่ คุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อน ความหนา การทำการประกอบติดตั้ง การจะติดตั้งจากด้านในอาคารโดยไม่ต้องสร้างนั่งร้านด้านนอก การเตรียมวัสดุ วัสดุประกอบที่ควรมีการผสมเตรียม การขนส่ง การเก็บรักษาไว้ในที่ก่อสร้าง ความทนทาน การติดยึดตรึงรอยต่อระหว่างแผ่น การเตรียมรอยต่อให้ยึดหดตัว การซึมน้ำ ความชื้นเกี่ยวกับแผ่น ความทนแผ่นหน้าผิว ความสึกปรกติผิวแผ่น ความทนทานดินฟ้าอากาศ การรักษา ความสะอาด ความสามารถทนไฟ น้ำหนัก ขนาดแผ่น ความแข็งแรงทนทานต่อลม ภูเขา แรงกด ความง่ายในการซ่อมเปลี่ยน การติดใช้ร่วมกับวัสดุอื่น การเป็นฉนวนเก็บเสียง วิธีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การยาแนวรั้ว การรองยึดให้แน่นกับโครงกรอบ รูปร่าง ผิววัสดุ สีและความสวยงาม ลักษณะผิวเนื้อ รูปร่างลักษณะแบบลวดลาย ตกแต่งที่ติดประดับตัวแผ่น ราคา เวลาที่จะเสียน้อยลงเมื่อเทียบกับการใช้วัสดุอื่นดังนี้ เป็นต้น

คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ควรพิจารณาตามหลักวิชา

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกล (Physical & mechanical properties)

- (1) ความทนทานต่อการสึกหรอ (abrasion resistance) หนักขีดข่วน ซึ่งทำได้โดยทดสอบกับ silicon carbide wheel ใช้แรงหมุนสัก 10,000 wear cycles และดูความลึกที่สึกลงไป
- (2) แรงต้านความไหวตัวให้ความเค้น (creep strength) เป็นอัตราของการเปลี่ยนรูปเนื่องจากการรับแรงเค้นที่อุณหภูมิจำกัด หากได้เป็นร้อยละในเวลาช่วงจำกัด
- (3) การดึงเป็นเส้นลวด (ductility) โดยยังไม่ขาด
- (4) ขีดยึดคืนตัว (elastic limit) และขีดวัสดุไม่เปลี่ยนรูป

- (5) ส่วนยืดตัวถาวร (elongation) ปริมาณของส่วนที่ยืดหลังจากรับแรง

- (6) ชีดแรงเค้นมากที่สุดที่วัสดุไม่แตก (endurance limit, fatigue strength)
- (7) กำลังต้านแรงคด (flexural strength) หรือความต้านทานของวัสดุต่อแรงคด (flexural rigidity)
- (8) ความแข็ง (hardness) ความต้านทานของวัสดุ ต่อการเจาะหรือการกดตามสเกลของเครื่องมือให้ทดสอบ เช่น brinell
- (9) การทนแรงกระแทก (impact strength) แรงต้านแรงแตกหักเป็นการวัดความเหนียว
- (10) พิกัดยืดหยุ่น (modulus of elasticity) อัตราส่วนของความค่นต่อความเครียดในขีดยืดหยุ่น
- (11) อัตราจำกัดเป็นสัดส่วนคงตัว (proportional limit) แรงเค้นมากที่สุด ที่ความเครียดเป็นปฏิภาคกับความค่น
- (12) แรงสูงสุด-แรงเค้นประลัย (ultimate strength) แรงมากที่สุดที่วัสดุจะรับได้
- (13) การสะท้อนแสง (reflectivity) การสะท้อนแสงที่ตกบนผิววัสดุ
- (14) การแอ่นตัว (sag) การวัดการแอ่นตัวที่อุณหภูมิกำหนด
- (15) ขีดยืคล้า (yield point) จุดตรงที่วัสดุเริ่มจะเปลี่ยนตัวไม่กลับรูปเดิม
- (16) แรงยืคล้า (yield strength) แรงเค้นซึ่งทำให้เกิดเปลี่ยนตัวมากไม่กลับรูปเดิม

คุณสมบัติทางอุณหภูมิความร้อน

- (1) การนำความร้อน (k) วัดปริมาณความร้อนที่วัสดุสามารถนำ-ผ่านได้คิดเป็นหน่วย $\text{วตัน} / \text{ชั่วโมง/ฟุต}^2 / \text{ฟาเรนไฮท์ที่เพิ่ม} / \text{นิ้วของความหนา}$
 - (2) การยืคล้าจากความร้อน เกิดจากความร้อน/หน่วยเป็นนิ้ว ของส่วนยืคล้า/ความยาวเดิม/อุณหภูมิฟาเรนไฮท์ที่เพิ่ม
- การยุบเนื่องจากกินน้ำอากาศ เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวัสดุสัมผัสอากาศ และเกิดการออกซิไดเซชัน วัสดุบางอย่างเกิดมาก เช่น เหล็กกล้า ถ้าใช้ที่ใกล้ทะเล หรือใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งเสียหายเร็วขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แสงแดด ทำให้พวกสี เครื่องฮาเนาอุดรอยต่อเสียหายเร็ว จึงมีลมหรือทรายพัดมากระทบผิวยิ่งเสียหายเร็วขึ้น

การพู่ทางเคมี เนื่องจากมีไอควันกระทบ หรือผนังกระทบความร้อน เช่น สลับน้อยตลอดเวลา

การพู่จากกระแสไฟฟ้า (Galvanic corrosion) การพู่ชนิดนี้เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุหนึ่งไปสู่อีกวัสดุหนึ่ง หรือเรียกได้ว่าเกิดจากการพู่จากกระแสไฟ (electrolytic corrosion) ซึ่งเกิดจากวัสดุ 2 อย่างวางชิดแนบกัน แล้วมีน้ำจากฝนก็ได้ หรือความชื้นซึ่งมีเกลือผสมอยู่เป็นตัวอิเล็กโทรไลต์ แม้วาน้ำจะไหลผ่านวัสดุหนึ่งแล้วหยดลงใส่ หรือเพียงแต่ไหลผ่านไปโดนวัสดุอีกอย่างหนึ่งก็เกิดพู่เสียหายได้

ผนังที่มีคุณสมบัติคล้ายวัสดุผนังที่นักศึกษาได้ทำการวิจัย คือเป็นลักษณะยัดไส้ตรงกลาง มีดังนี้

1- ผนังแผ่นอินสุกรีต (Insucrete Panel)

แผ่นอินสุกรีต เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำวัสดุที่เป็นฉนวนโพลีเอทเธน (Polyurethane) มาเป็นไส้กลางกันความร้อน และประสานด้วยเหล็กเส้นคล้ายเป็นโครงถัก ทั้งมีเหล็กตะแกรง ทาบทั้ง 2 หน้าของแผ่นฉนวน สามารถทำแผ่นฉนวนมาต่อหรือประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ของอาคาร หรืออาจทำบางส่วนได้เช่น ผนังภายนอก หลังคาอาคาร ฝ้าเพดาน

1.1 ชนิดและขนาด

ขนาดความหนาที่ใช้คำนวณความฉนวนมีความหนาเพียง 25 มม. จะเทียบเท่ากับการก่อผนังอิฐหนา 860 มม. แผ่นฉนวนที่มีขนาด 50x1220x2440 มม. เป็นขนาดมาตรฐาน

สำหรับน้ำหนักปกติกของแผ่นหนา 25 มม. เฉพาะแผ่นฉนวนหนัก 4.00 กก./ม² เมื่อฉาบมอร์ต้าหนา 20 มม. (มีผนังหนารวม 65 มม.) มีน้ำหนัก 100 กก./ม²


ฉาบหนา 25 มม. (มีผนังหนารวม 75 มม.) มีน้ำหนัก 120 กก./ม²

ฉาบหนา 37.5 มม. (มีผนังหนารวม 100 มม. มีน้ำหนัก 170 กก./ม²)



1.2 การนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ การที่จะนำแผ่นฉนวนไปใช้ในส่วนใดของอาคารจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมค่า และต้องมีเทคนิคที่จะก่อแผ่นฉนวน ด้วยตะแกรงเหล็ก ในส่วนรอยต่อทั้งสองฝั่งของตะแกรง

ต่อให้มันคงเพราะคอนกรีตตั้งจะเป็นผนังเบา เมื่อฉาบมอร์ต้าแล้วน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเป็น 20-40 เท่า ของน้ำหนักเดิม หรือถ้าจะต้องให้รับน้ำหนักส่วนอื่นของอาคารก็ควร พิจารณา



รูปแสดงโครงสร้างของแผ่นฉนวน



เอกสารนี้เป็น
ไม่วารณิ

ศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รูปแสดงการนำแผ่นฉนวนยัดติดโครง
ตั้งอยู่เบื้องหลังของเอกสารทุกครั้งห้ามการนำไปใช้
ทำเป็นแผงผนังภายนอกของอาคารขนาดใหญ่

3. ราคาของแผ่นฉนวน

3.1 แผ่นฉนวนขนาด 50x1220x2440 มม. ราคา 300 บาท/ม²

3.2 แผ่นฉนวนติดตั้งและฉาบปูน (ทำผนัง) 500 บาท/ม²

3.3 แผ่นฉนวนติดตั้ง และฉาบปูน (ฝ้า,หลังคา) 550 บาท/ม²

3.4 ค่าติดตั้ง (ไม่รวมแผ่นฉนวน) 30 บาท/ม²

ราคาตามระบุไม่รวมโครงสร้างและเหล็กยึด





ผนังของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)

เป็นแผ่นผนังโครงเหล็กดัดสำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มม. จำนวน 2 แผ่น ยึดติดด้วยเหล็กก้างปลา (TEUSS) ขนาดเดียวกัน โดยมีแผ่นโฟมโพลีสไตรีนอยู่ตรงกลาง ตะแกรงทั้ง 2 แหงดึงกล่าวจะอยู่ห่างจากผิวโฟม ประมาณ 10 มม. แผ่นผนังที่มีการผลิตและจำหน่ายจะมี 2 รูปแบบ คือ โครงเหล็กดัดทั้ง 2 แหงดึงห่างกัน 45 มม. โฟมหนา 25 มม. เมื่อฉาบปูนแล้วผนังจะมีความหนาประมาณ 80 มม. ซึ่งจะเหมาะสำหรับการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว และแบบที่ 2 โครงเหล็กดัดทั้ง 2 แหงดึงห่างกัน 75 มม. โฟมหนา 50 มม. เมื่อฉาบปูนแล้ว ผนังจะมีความหนาประมาณ 110 มม. แผ่นผนังทั้ง 2 แบบดังกล่าว จะมีขนาด 1220 x 2440 มม.


คุณสมบัติเด่นของแผ่นผนังนี้ มีน้ำหนักเบา ซึ่งประมาณ 12 กิโลกรัมต่อแผ่น และเมื่อฉาบปูนแล้วจะช่วยป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบค่า U -value (Thermal transmittance value) กับผนังก่อด้วยอิฐมวลเบาและอิฐบล็อก ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของค่า U -value

ชนิดของผนัง	ความหนารวม	ค่า K	ค่า U
(Thermal Conduction)			
1. ผนังประกอบด้วยโฟมหนา 50 มม. ฉาบปูนทั้ง 2 ด้านหนาแต่ละ 22 มม.	95 มม.	$K_{\text{อิฐ}}$ 1.21 $K_{\text{ปูนทราย}}$ 0.532	0.564
2. ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนทั้ง 2 ด้านหนาแต่ละ 15 มม.	100 มม.	$K_{\text{(polystyrene)}}$ 0.0032	3.448
3. ผนังก่ออิฐบล็อกฉาบปูนทั้งสองด้าน หนาแต่ละ 15 มม.	100 มม.		2.35

จากคุณสมบัติดังกล่าว ประกอบกับผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลที่ วท. ได้
 คำเนินการมาแล้วในรูปแบบต่างๆ จึงได้พิจารณาว่าแผ่นผนังสำเร็จรูป แบบที่ 2 มาพัฒนา
 ใช้เป็นผนังสำหรับก่อสร้างบ้าน 2 ชั้น ในรูปแบบของผนังรับน้ำหนัก (Load Bearing
 Wall)

ลักษณะของการก่อสร้างจะมีรายละเอียด คือ เมื่อประกอบติดตั้งแผ่นโครง
 เหล็กดัดสำเร็จรูปดังกล่าวเสร็จ จะต้องฉาบปูนทั้งคานนอกและคานใน ซึ่งเมื่อฉาบปูน
 แล้ว ผนังดังกล่าวจะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กมีความหนาอยู่ระหว่างประมาณ 100-
 110 มม. ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 รูปแบบแผ่นผนังสำเร็จรูป


วิธีการก่อสร้าง

ถึงที่ใดก็ตามมาแล้วว่า ระบบขอ บ้านเป็นระบบผนัง รับน้ำหนัก () ซึ่งนับได้ว่าเป็นระบบค่อนข้างจะใหม่ต่อการก่อสร้างในปัจจุบัน ดังนั้น วิธีการ และขั้นตอนของการก่อสร้างจะผิดกับวิธีการก่อสร้างแบบธรรมดาทั่วไปบ้าง แต่ช่างสามารถ เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้อย่างไม่ยาก


ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนแสดงการก่อสร้าง และการประกอบค้ำตั้งชิ้นส่วน ประกอบต่างๆ ของการก่อสร้างบ้านตัวอย่าง ดังรายละเอียดคือ

ขั้นตอนที่ 1

ประกอบค้ำตั้ง ผนัง ให้ครบ ซึ่งจะคงความคมแนวและระดับให้ละเอียดที่สุด และยึดผนังด้วยไม้เคร่า ดังแสดงในรูปที่ 1 มิฉะนั้นจะทำให้มีผลกระทบต่อความหนาของ ปูนฉาบ การก่อแผ่นผนังในแต่ละแผ่นใช้วิธีก่อแผ่นผนังชนธรรมดา และยึดเสริมด้วยเหล็ก ขนาดเดียวกับแผ่นผนัง ระยะห่างประมาณ 200 มม. ในทางตั้ง จากนั้นจะก่ออิฐ คอนกรีตที่ใต้แผ่นผนัง ดังแสดงในรูปที่ 2 ทั้งนี้ให้คอนกรีตแข็งตัวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จะได้แผ่นผนังที่มีความแข็งแรงที่สามารถจะฉาบปูนต่อไป



รูปที่ 1



รูปที่ 2

เอก ขั้นตอนที่ 2 สารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น เริ่มฉาบปูนครั้งที่ 1 ให้ได้ความหนา 15-20 ซม. โดยใช้อัตราส่วนผสมของปูน

ฉาบคือ 1 ส่วนซีเมนต์คือ 2 ส่วนทรายละเอียด ดังรูปที่ 3 ในขั้นนี้จะต้องความคมแนวและระดับ

ของปูนฉาบให้ละเอียดพอสมควร เมื่อฉาบปูนเสร็จจะต้องทำผิวให้ขรุขระ และหลัง
24 ชม. แล้วจึงฉีกน้ำฉนึ่งให้ชุ่มคืดคอกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน



ขั้นตอนที่ 3

ฉาบปูนครั้งที่ 2 ให้มีความหนาประมาณ 5-10 มม. วิธีการจะ
คล้ายคลึงกับการฉาบปูนผนังก่ออิฐ โดยทั่วไป

การฉาบปูนได้พิจารณากำหนดให้ฉาบ 2 ครั้ง กังละเอียด คือ

การฉาบครั้งที่ 1 มีความหนาประมาณ 15-20 มม. อัตราส่วนผสมของปูนฉาบที่เหมาะสมคือ 1:2 โดยใช้ปูนซีเมนต์ละเอียดหรือเทียบเท่า หรายใช้ทรายละเอียดไม่ล่องผ่านตะแกรงร่อน

การฉาบครั้งที่ 2 มีความหนาประมาณ 5-10 มม. อัตราส่วนของปูนฉาบคือ 1.2-2.5 โดยใช้ปูนซีเมนต์ละเอียดเช่นกัน และหรายใช้ทรายละเอียดที่ควรรผ่านตะแกรงร่อน เพื่อให้ผิวผนังละเอียดและเรียบร้อย

เหตุผลที่แผ่นผนังชั้นนี้ต้องฉาบหนาข้างละประมาณ 2.5 ซม. เนื่องจากผลการทดลองการรับแรงและการคงทนของมอร์ต้าร์ ดังนี้

การรับแรง เนื่องจากการคำนวณความหนาของมอร์ต้าร์จากวิธีของบริษัทผู้ผลิตแผ่นโม่สำเร็จรูป ปรากฏว่าถ้าใช้ความหนาข้างละ 2.2 ซม. โดยกำหนดความแข็งแรงมอร์ต้าร์ที่ 28 วัน มี $f'_c = 70 \text{ ksc}$ จะสามารถรับแรงที่ยอมรับให้คามทฤษฎีเท่ากับ 5483 kg/m และมีโมเมนต์ที่ยอมให้ได้เท่ากับ $119.7 \frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{m}}$ ซึ่งความหนาดังกล่าวสามารถที่จะนำมาใช้ทำผนังรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย

การคงทนของมอร์ต้าร์ จากการทดลองของสถาบันวิจัยพบว่าถ้าใช้ความหนาของมอร์ต้าร์ที่มีระยะหุ้มเหล็กที่น้อยกว่า 1 ซม. เมื่อลองฉาบมอร์ต้าร์ตัวอย่างบนแผ่นผนังสำเร็จรูปที่ทำด้วยโม่ขนาด $1.2 \times 1.2 \text{ m}^2$ ปรากฏว่าเกิดสนิมขึ้นที่เหล็กตะแกรงที่เวลา 6 เดือน ดังนั้นความหนาของมอร์ต้าร์ที่หุ้มเหล็กต้องมากกว่า 1 ซม. ซึ่งเมื่อได้ทำตัวอย่างขึ้นมาใหม่พร้อมกับฉาบมอร์ต้าร์ด้วยอัตราส่วนปูนหราย ที่อัตราส่วน 1:2, 1:3, 1:4 ปรากฏว่าที่ความหนาของมอร์ต้าร์มากกว่า 1 ซม. และอัตราปูน หราย คือ 1:2 จะไม่เกิดสนิมขึ้นที่เหล็ก และไม่เกิดการแตกขยายงา และเมื่อทดสอบ Shrinkage โดยการเข้าเครื่องอบไซโครเคลฟ ปรากฏว่าไม่เกิดรอยร้าวขึ้น

สรุปผลแล้วการฉาบผนังโม่สำเร็จรูปที่ฉาบความหนาข้างละ 2.5 ซม. ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ จะมีคุณสมบัติดังนี้


- 1. สามารถรับแรงได้โดยเมื่อคิดให้ผนังเป็นแบบ Bearing Wall

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ความหนาที่ใช้ฉาบแผ่นผนังโพลีเมอร์สำเร็จรูป กำหนดให้มีความหนาข้างละ 2.5 ซม. โดยให้มีระยะมุมเหล็กมากกว่า 1 ซม.
3. อัตราส่วนปูนทรายที่ใช้คือ 1:2 โดยใช้ปูนทรายเสื่อ ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว จะทำให้ไม่เกิดการแตกร้าวงา และไม่เกิดการยุบหรือกระเทาะที่ผิวหน้าของมอร์ต้าเมื่อภาคแตกตาดผ่นไว้เป็นเวลานาน ๆ ซึ่งผนังก่ออิฐทั่วไป จะเกิดปัญหาชนิดนี้อยู่เป็นประจำ

การทดสอบการรับน้ำหนักผนังของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ

1. การทดสอบได้ทำตัวอย่างแผ่นผนังโพลีเมอร์ที่ฉาบแล้วขนาด 1.2 x 1.2 ม. ที่ความหนาเฉลี่ยประมาณ 10 ซม.
2. นำแผ่นเหล็กและอุปกรณ์ยึดตั้งโดยกำหนดน้ำหนักที่ลงเป็นแบบ Point Load ที่ระยะห่างกัน 0.30 ม. ดังรูป



3. ปลอ่ยน้ำหนักลงบนเครื่องมือทดสอบ ปรากฏว่าได้ น้ำหนักที่ทำให้แผ่นผนังแตกร้าวที่ประมาณ 13 ตัน คือการแตกร้าวดังกล่าวจะเริ่มการแตกร้าวที่ 8 ตัน โดยเป็นการแตกร้าวที่ตรงจุดรองรับน้ำหนักบนผนังรับน้ำหนักดังกล่าว และจะเกิดการหักงอที่น้ำหนักประมาณ 13 ตัน ซึ่งหมายความว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้ใช้เฉพาะงานวิจัยและส่งเสริมเหล็กพิเศษตรงจุดรองรับรับน้ำหนัก
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อื่น้ำหนักให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นหนังเคลือบสำ เร็วรูปที่นักศึกษาวิจัยและพัฒนาขึ้น

ในตอนเริ่มแรกนักศึกษาคิดค้นว่าพยายามหาวัสดุอะไรก็ได้ที่ประสานเหมือน กาวให้กับเคลือบจับตัวกันอยู่ได้ หรือนำเคลือบไปอัด โดยอาจจะฉีกไอน้ำพร้อมกับสารบาง ประเภทที่ละลายในน้ำ แล้วฉีกไปหาเคลือบเพื่อให้เคลือบประสานกัน หรือนำเคลือบไปอัด เป็นก้อน ผสมกับวัสดุบางชนิด แล้วอัดให้อยู่ในอุณหภูมิความดันที่พอเหมาะ ซึ่งการทำ เคลือบอัดนี้ นักศึกษาได้มีความคิดจาก อีซูชาว ซึ่งการผลิตอีซูชาวจะผลิตขึ้นมาจากการ นำปูนขาว และทรายละเอียดที่สะอาดมาผสม ในอัตราส่วน ๑:๑ พร้อมกับทำการผสม ให้เข้ากันโดยใส่ น้ำพอเหมาะ เพื่อให้เข้ากัน และจับตัวเป็นก้อนได้เมื่อเข้าเครื่องอัด ไฮโดรลิก จากนั้นจะนำก้อนปูนขาวและทรายที่ผสมกันเข้ามาเข้าเครื่องอบไอน้ำที่อุณหภูมิ ความดันและเวลาที่พอเหมาะ (ทางบริษัทอีซูชาวจังหวัดสระบุรีไม่เปิดเผยข้อมูลให้) ซึ่ง พอจบเสร็จแล้วจะได้ก้อนที่เรียกว่าอีซูชาว เพราะมีสีขาวของปูนขาวเสียส่วนมาก มี ความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ซึ่งจากกรรมวิธีการผลิตอีซูชาวดังกล่าว นักศึกษาจึงลอง นำเคลือบไปผสมกับปูนขาวและทรายและผสมน้ำให้พอเหมาะ เพื่อที่จะเข้าเครื่องอัดไฮโดร ลิก ปรากฏว่าเมื่อนักศึกษาผสมปูนขาว ทราย เคลือบ ในอัตราส่วน ๑:๑:๑ ปรากฏว่า เมื่อนำไปอัดแล้ว เคลือบจะยึดหยุ่นโดยหกตัวเมื่อถูกเครื่องอัดไฮโดรลิกอัด เมื่อนำออกจาก เครื่อง ปรากฏว่าเคลือบจะพองตัว ทำให้ก้อนที่อัดเกิดการเสียและมีรอยร้าวก่อนเข้าเครื่อง อบ ดังนั้นนักศึกษาก็ไม่สามารถนำอีซูชาวมาใช้ประโยชน์กับเคลือบได้อย่างที่คิดไว้ (เหตุผลที่นักศึกษานำเคลือบมาผสมกับวัสดุที่ทำเป็นอีซูชาว เพราะเห็นว่าเมื่อทำเสร็จแล้วมีราคา ถูก และแข็งแรง ตลอดจนขั้นตอนการผลิตเป็นการอัดและอบด้วยไอน้ำ ซึ่งเคลือบจะยังคงมี สภาพเดิม ไม่ย่อยสลายไป เหมือนนำไปเผา)

เมื่อนักศึกษาไม่สามารถที่จะนำเคลือบมาอัดให้เป็นก้อนกับปูนขาวและทรายได้ นักศึกษาจึงได้เปลี่ยน เป็นระบบใช้วัสดุประสาน โดยการนำเคลือบมาผสมกับ น้ำปูนใน อัตราส่วนที่ต่างกัน และบางตัวอย่างก็จะใส่ผงที่ละเอียดที่ไต่จากเคลือบที่เผาไหม้หมดแล้ว มีลักษณะสีขาวและสีดำ ซึ่งจะหาได้ง่ายในโรงงานเผาอิฐมอดูทั่วไป ซึ่งปกติที่โรงงานดังกล่าวจะใช้เคลือบเป็นเชื้อเพลิงในการเผาอิฐมอดูและเคลือบที่เผาไหม้แล้วมีจำนวนมากที่ไม่ไต่เข้าไปใช้ประโยชน์อะไร ซึ่งจากการที่นักศึกษานำเคลือบที่เผาไหม้แล้วมาผสมด้วยก็เนื่องจาก ใ้ทราบจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียว่า ถ้านำผงที่ไต่จากการเผาไหม้ของเคลือบมาผสม เอนอินกรีต ซึ่งจะช่วยลดปริมาณปูนลง แต่จะสามารถทำให้คอนกรีตมีกำลังรับแรงอัดได้เกือบ เท่าเดิม ใ้ทุกทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากนั้นนักศึกษาได้ผสมแกลบกับน้ำผสมซีเมนต์ และผสมผสมกับน้ำซีเมนต์ผสมกับผงเฝ้าใหม่จากแกลบ ในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน และได้ผลการทดลองดังนี้

ผลการทดลอง

ชนิดการผสม	อัตราส่วน ปูน:น้ำ:แกลบ	ขนาดแผ่น (ม ²)	ผลการทดลอง
ปูน:น้ำ:แกลบ	1 : 1 : 1	1.2 × 1.2 0.15 × 0.30	จับตัวกันไม่ดี, ผิวหน้าหลุดจากกันง่าย, หักเมื่อยกทั้งแผ่น จับตัวกันไม่ดี, ผิวหน้าหลุดง่าย พอยกเป็นแผ่นได้
	1.5 : 1.5 : 1	1.2 × 1.2 0.15 × 0.30	จับตัวกันดี, ผิวหน้าจับตัวกันแน่นดี หักเมื่อยกทั้งแผ่น จับตัวกันดี, ผิวหน้าจับตัวกันแน่นดี, ยกไปมาสะดวก
	2 : 1.5 : 1	1.2 × 1.2 0.15 × 0.3	จับตัวกันดี, ผิวหน้าจับตัวกันแน่นดี, หักเมื่อยกทั้งแผ่น, น้ำหนักเริ่มมากขึ้น จับตัวกันดี, ผิวหน้าจับตัวกันดี, ยกไป มาสะดวก, น้ำหนักเริ่มมากขึ้น
	2 : 2 : 1	1.2 × 1.2 0.15 × 0.3	จับตัวกันแน่นมาก, ผิวหน้าจับตัวกัน แน่นมาก, หักเมื่อยกทั้งแผ่น, น้ำหนัก มากขึ้นมาก จับตัวกันแน่นมาก, ผิวหน้าจับตัวกัน แน่นมาก, ยกไปมาสะดวก, น้ำหนักมาก ขึ้นมาก

ชนิดการผสม	อัตราส่วน ปูน : น้ำ : แกลบ : ซีเมนต์ แกลบ	ขนาดแผ่น (ม. ²)	ผลการทดลอง
	1 : 1.5 : 1 : 3	0.15 × 0.3	จับตัวกันไม่ดี, ผิวหน้าหลุดจาก กันง่าย, บิดแตกง่าย, ยกพอได้
	1 : 1.5 : 1 : 4	0.15 × 0.3	จับตัวกันไม่ดี, ผิวหน้าหลุดจาก กันง่าย, บิดแตกง่ายมาก, ยก พอได้

หมายเหตุ ใช้ปูนตราเสือ และแกลบที่แห้งสนิท และไม่สกปรกเกินไป เนื่องจากแกลบสกปรกจะย่อย
สลายได้ง่ายกว่าแกลบที่ไม่สกปรก

จากผลการทดลอง นักศึกษาจึงสามารถเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมได้คือ

1. ชนิดอัตราส่วนปูน : น้ำ : แกลบ ที่ 1.5 : 1.5 : 1
2. ชนิดอัตราส่วนปูน : น้ำ : แกลบ : ซีเมนต์แกลบที่ 1 : 1.5 : 1 : 2

จากอัตราส่วนดังกล่าว เลือกเฉพาะอัตราส่วน ปูน : น้ำ : แกลบ ที่ 1.5 : 1.5 : 1 มาใช้เพราะ
เนื่องจากนักศึกษาเห็นว่า การที่จะนำวัสดุผสมเพิ่ม คือซีเมนต์แกลบมาผสมนั้น อาจจะหาลำบากใน
เวลาใช้งานจริงๆ และมีเฉพาะที่เผาโรงอิฐมอดูเป็นส่วนใหญ่ ส่วนด้านน้ำแกลบไปเผาเพื่อที่จะเอา
ซีเมนต์อย่างเคียวก็อาจจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เพราะการที่จะนำซีเมนต์แกลบมาผสมก็เพื่อที่ว่า
จะพยายามลดราคาวัสดุแผ่นผนังสำเร็จรูปของนักศึกษาให้มีราคาต่ำที่สุด แต่ถ้าหากปูนซีเมนต์
มีราคาแพง เราก็อาจจะนำซีเมนต์แกลบมาผสม และนำมาใช้งานได้

ดังนั้นในการทำวิจัยและพัฒนาผนังแกลบสำเร็จรูปนี้ นักศึกษาจะใช้ชนิดอัตราส่วน
ปูน : น้ำ : แกลบ ที่ 1.5 : 1.5 : 1 ซึ่งจะแบ่งหัวข้อออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 การนำแกลบมาทำให้เป็นแผ่นขนาด 15×30 ซม.²หนา 5 ซม.

ตอนที่ 2 การนำแกลบที่ทำเป็นแผ่นแล้วมาประกอบกับเหล็กตะแกรงขนาด 3.5 มม.

วางห่างช่วงละ 15 ซม. ตะแกรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตอนที่ 1


ขั้นตอนการนำแกลบมาผสมกับน้ำและซีเมนต์ด้วยอัตราส่วน ปูน : น้ำ : แกลบ
ที่ 1.5 : 1.5 : 1 แล้วทำเป็นขนาด 15 x 30 ซม.² หน้า 5 ซม.

ขั้นที่ 1 เตรียมแบบที่จะทำการหล่อแผ่นแกลบสำเร็จรูปขนาด 15 x 30 x 5
ซม.³ ให้ได้จำนวนตามต้องการ

ขั้นที่ 2 ชั่งอัตราส่วน ปูน : น้ำ : แกลบ ที่อัตราส่วน 1.5 : 1.5 : 1 ให้ได้
ปริมาณตามต้องการ โดยคิดประมาณคร่าว ๆ ดังนี้ แกลบ 1 กิโลกรัม จะได้ปริมาตร
แกลบแผ่นสำเร็จรูป ประมาณ 2.6 แผ่น

ขั้นที่ 3 นำปูนกับน้ำตามอัตราส่วนที่คิดไว้มาผสมให้เข้ากัน แล้วนำแกลบลง
ผสมให้เข้ากันให้ทั่ว ต้องดูให้แกลบทั้งหมดมีน้ำปูนติดอยู่ที่ผิวแกลบให้ทั่วให้หมด

หมายเหตุ การทำงานอาจจะแบ่งแกลบผสมออกเป็นครั้งละน้อย ๆ เพื่อที่
ว่าจะสามารถผสมแกลบกับน้ำปูนให้เข้ากันได้ดี



รูปแสดง ขั้นตอนการผสมแกลบกับน้ำผสมปูน

ขั้นที่ 4 นำแกลบผสมน้ำกับปูนที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วเทลงในแบบที่เตรียม
ไว้ แล้วทำการอัดให้แน่นพร้อมทั้งตบแต่งผิวหน้าให้เรียบ แล้วนำแผ่นไม้ผิวเรียบทับไว้ที่


เอกส ส่วนผิวหน้าอีกครั้งจะทำให้แผ่นแกลบมีลักษณะผิวหน้าที่เรียบทุก ๆ ด้านนำไปปล่อยไว้ให้แข็ง การค้า
ไม่เป็นเวลา 7 วัน ก็ทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นที่ 5 นำแกลบแผ่นสำเร็จรูปที่ได้ไปชุบด้วยน้ำผสมปูน โดยแช่อยู่ในน้ำผสมปูนให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อที่แผ่นแกลบจะไม่คูดน้ำปูนมากเกินไป แล้วทำการสลัดน้ำปูนออกอีกครั้งเพื่อให้น้ำปูนอยู่บนผิวแกลบให้น้อยที่สุด (ใช้อัตราส่วน น้ำ:ปูน 0.7:1)


หมายเหตุ การชุบแผ่นแกลบสำเร็จรูปเพื่อที่จะให้แผ่นแกลบสำเร็จที่ได้มีผิวที่เรียบพร้อมกับทำให้ผิวแกลบมีวัสดุประสานคือน้ำปูน และเพื่อที่จะให้ผิวแกลบไม่ร่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นส่วน พร้อมกับเพิ่มการรับแรงของแผ่นแกลบสำเร็จรูปเองด้วย



รูปแสดง ขั้นตอนการชุบแผ่นแกลบสำเร็จรูป



ชั้นที่ 6 นำแผ่นแกลบสำเร็จรูปที่ได้ ไปทำการตากให้แห้งในที่เตรียมไว้




รูปแสดง การตากแผ่นแกลบสำเร็จรูป หลังจากนำไปชุบแล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตอนที่ 2

ขั้นตอนการนำแกลบที่ซुบแล้วมาทำเป็นรูปแผ่นผนังสำเร็จรูป โดยใช้ตะแกรงเหล็กขนาด ϕ 3.5 มม. ห่าง 15 ซม. ตะแกรง โดยยึดแผ่นแกลบสำเร็จรูปกับตะแกรงเหล็กด้วยเหล็กรูปตัว C ขนาด ϕ 3.5 มม. ที่นักศึกษาคิดขึ้น กังรูป



รูปแสดง การผูกเหล็กตะแกรงกับแผ่นสำเร็จรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดสอบหาค่าตั้งรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ต้า

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาค่าตั้งรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ต้า โดยการหล่อก่อนการทดสอบ รูปลูกบาศก์ขนาด $5 \times 5 \times 5$ ซม.

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. มอร์ต้าที่ได้จากการผสมที่ใช้จัดบในการทดลองใช้อัตราส่วนปูนทราย คือ ๑:๑ โดยใช้ปูนซีเมนต์ตราเสือ และใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์คือ ๐.๖๖๔
2. แบบหล่อลูกบาศก์ขนาด $5 \times 5 \times 5$ ซม. ทำด้วยวัสดุที่ซีเมนต์ไม่ยึดเกาะ
3. หลอดแก้วกระหุง หรือวัสดุอื่นที่ไม่ดูดซึมน้ำ ไม่สึกหลอเมื่อถูกเสียดสี และไม่เปราะแตกหักง่าย อาทิ แห้งอย่างแข็ง ไม้ ที่มีขนาดหน้าตัดประมาณ 13×25 มม. และมีความยาวประมาณ 120 ถึง 150 มม. หน้าตัดของปลายที่ใช้กระหุงต้องตั้งฉากกับแกนยาวของแท่ง
4. เครื่องเหล็ก
5. เครื่องทดสอบกำลังอัด อาจเป็นแบบไฮดรอลิก หรือแบบเกลียวหมุนโยกด้วยมือ

ขั้นตอนการทดลอง

1. เมื่อได้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมแล้ว ก่อนที่จะใช้ฉาบ ให้ผสมซีเมนต์มอร์ต้าให้เข้ากัน เพื่อบรรจุลงในแบบหล่อหลังจากสโลมน้ำมันในช่องแบบจนทั่วแล้ว จึงใส่ซีเมนต์มอร์ต้าลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงแบบ (1") แล้วใช้แท่งกระหุงมาตรฐาน กระหุงให้ถี่ 32 ครั้ง ภายในเวลา 10 วินาที โดยแบ่งการกระหุงเป็น 4 รอบ ดังแสดงในรูป

1	2	3	4
8	7	6	5

4	5
3	6
2	7

2. จากนั้นใส่ซีเมนต์มอร์ต้าลงในแบบที่เหลือนจนเต็ม และกระทุ้งอีก 32 ครั้ง ภายใน 10 วินาที โดยแบ่งเป็น 4 รอบเช่นกัน เสร็จแล้วปาดผิวหน้าให้เรียบ ใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดคลุม และทิ้งทิ้งไว้เฉย ๆ เป็นเวลา 24 ชม. จึงแกะแบบนำแท่งตัวอย่างไปบ่มในน้ำ

3. ทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างที่อายุ 24 ชม. 3 วัน, 7 วัน , และ 28 วัน ตามลำดับ การนำแท่งตัวอย่างขึ้นจากน้ำ หากนำขึ้นมาก่อนเวลาทดสอบ 24 ชม. ให้คลุมด้วยผ้าห่มมากไว้จนถึงเวลาทดสอบ เช็ดผิวตัวอย่างให้แห้ง ปัดเม็ทรายหรือสะเก็ดที่ติดผิวหน้าออก ข้อควรระวังก็คือ จะต้องทำให้ผิวหน้าเรียบจริง ๆ หากโค้งหรือไม่สม่ำเสมอเพียงเล็กน้อย ให้ฝนกระดาษทรายน้ำละเอียด แกะโค้งหรือขรุขระมากให้ทิ้งไปไม่นำมาทดสอบ

4. การทดสอบนับจากการให้แรงอัดเพิ่มในแท่งทดสอบจนกระทั่งแตก จะต้องอยู่ภายในช่วงเวลา 20-80 วินาที

ผลการทดลอง

การรับน้ำหนักของซีเมนต์มอร์ต้า

อัตราส่วนผสมปูนฉาบ	อายุ (วัน)	ขนาดหน้าตัด (ซม. 2)	กำลังรับแรงสูงสุดที่รับได้ (กก.)			ความแข็งแรงของมอร์ต้า (กก/ซม ²)			ความแข็งแรงเฉลี่ย (กก/ซม ²)
			1	2	3	1	2	3	
1:2 โดยปริมาตร หรือ 1:2.5 โดยน้ำหนัก	1	25	1205	1150	1190	48.2	46	47.6	217.3
	3	25	1820	1950	1880	72.8	78	75.2	75.3
	7	25	3210	3500	3245	128.4	140	129.8	132.7
	28	25	3450	3380	3370	138	135	134.8	136

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดสอบการดูดซึมน้ำของแผ่นแกลบสำเร็จรูปขนาด 15x30 ซม.² หน้า 5 ซม.

วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการหาอัตราการดูดซึมน้ำของแผ่นแกลบสำเร็จรูป เพื่อให้รู้ว่าดูดซึมน้ำได้มากน้อยเพียงใด

ขั้นตอนการทดลอง

1. นำแผ่นแกลบสำเร็จรูปขนาด 15x30 ซม.² หน้า 5 ซม. ไปชั่งน้ำหนักแห้งในอากาศ ให้มีค่า คือ A
2. นำแผ่นแกลบสำเร็จรูปไปแช่ในน้ำที่สะอาดให้ท่วมแผ่นแกลบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
3. นำแผ่นแกลบสำเร็จรูปมาสักน้ำที่ซึ่งอยู่ภายในโหลแล้วเช็ดผิวแกลบให้แห้ง นำไปชั่งน้ำหนัก ซึ่งจะได้ น้ำหนักแกลบสำเร็จรูปภายใต้ภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง ให้มีค่าเป็น B

ผลการทดลอง

น้ำหนัก A 1.599 กิโลกรัม
 น้ำหนัก B 2.005 กิโลกรัม

$$\begin{aligned} \text{ค่าน้ำหนักการดูดซึมน้ำ} &= \frac{B-A}{A} \times 100 = \frac{2.005-1.599}{1.599} \times 100 \% \\ &= \underline{\underline{25.4 \%}} \end{aligned}$$

การทดสอบกำลังรับแรงอัดของแผ่นแกลบสำเร็จรูป


วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการหาลำกำลังรับแรงอัดของแผ่นแกลบสำเร็จรูป

ขั้นตอนการทดลอง


1. แผ่นแกลบสำเร็จรูปที่ได้จากการผสมแกลบกับน้ำและปูน และนำไปชุบ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ก้อน
2. นำแผ่นแกลบสำเร็จรูป มาทำการหล่อและหุ้มด้วยกัมมะดันเหลว เพื่อให้กัมมะดันช่วยถายน้ำหนักจากเครื่องมือที่กดทดสอบไปลงบนที่ผิวของ แผ่นแกลบสำเร็จรูปให้มากที่สุดในด้านที่รับแรงอัดทั้ง 2 ด้าน (ดูรูปที่ 1)
3. นำแผ่นแกลบสำเร็จที่หล่อแคปทั้งสองด้านรับแรงอัด แล้วไปทำการทดสอบ รับแรงอัด (รูปที่ 2)

ผลการทดลอง

ตัวอย่าง (28 วัน)	ขนาดหน้าตัด ซม. x ซม.	น้ำหนักที่รับได้ (กก.)	ความแข็งแรง (กก./ซม. ²)	เฉลี่ยความแข็งแรง (กก./ซม.)
1.	29 x 4.9	1020	7.18	-
2	29.5 x 5	1398	9.48	8.4
3	30 x 4.8	1233	8.56	-




รูปที่ ๑ การหล่อแคปหัว




รูปที่ ๒ การทดสอบรับแรงอัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3 ลักษณะการแตกร้าว




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดสอบการรับแรงอัดของแผ่นผนังที่ฉาบแล้ว

นักศึกษาได้ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดของแผ่นแกลบสำเร็จรูปที่ฉาบแล้ว โดยการทำแบบตัวอย่างขนาด กว้าง 25 ซม. ยาว 250 ซม. หนา 10 ซม. อัตราส่วนปูนฉาบ ปูน:ทราย คือ 1 : 2 อัตราส่วนน้ำคือซีเมนต์ 0.664 โดยนักศึกษาได้ฉาบที่ละข้าง แล้วปล่อยให้แข็ง 3 วัน แล้วทำการฉาบด้านข้างทั้งหมดในเวลาต่อมา บ่มน้ำ 7 วันเป็นเวลาต่อเนื่องกันทุกวัน

การทดสอบได้ทำการตั้งแผ่นผนังสำเร็จรูป แล้วทำการเช็ดคิ่งเพื่อให้แผ่นสำเร็จรูปอยู่ในแนวตั้ง แล้วตั้งอยู่ด้วยตัวเอง จากนั้นใช้ Dial Gauge วัดอัตราการโก่งตัวของแผ่นเมื่อได้รับน้ำหนัก แต่เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการกดไม่เพียงพอ นักศึกษาได้ทดสอบโดยใช้น้ำหนักกดลงประมาณอีก 1 เท่าตัวของผนัง ปรากฏว่า เกิดการโก่งตัวน้อยมากประมาณ 0.05 มม.

หมายเหตุ แตทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ก็ได้ทดสอบมาแล้วว่า แผ่นโพนสำเร็จรูปที่ฉาบแล้วรับแรงได้ประมาณ 6.6 ตันต่อเมตร ซึ่งเป็นการแตกตรงที่จุดรองรับ Point Load แต่ถ้าเสริมเหล็กกันการแตกร้าว ก็จะทำให้แผ่นรับน้ำหนักได้มากขึ้น แตกร้าวทันทีที่ 10.8 ตันต่อตารางเมตร ซึ่งจะเห็นว่าแผ่นผนังดังกล่าวแข็งแรงมาก



รูปการทดสอบการรับแรงอัดของแผ่นผนังแกลบสำเร็จรูปที่ฉาบแล้ว

เอกสาร
ไม่

นี้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไปถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


การทดสอบการรับแรงค้ำ

การทดสอบการรับแรงค้ำของนักศึกษา ก็เพื่อที่จะรู้ว่า ถ้าหากเราทำเป็น
ผนังสำเร็จรูป แล้วเมื่อเวลามีการขยาย ซึ่งแผ่นสำเร็จรูปจะรับน้ำหนักที่เกิดจากแรง
ค้ำด้วยตัวมันเอง เช่นการจะนำแผ่นสำเร็จไปทำเป็นคาน ที่พบได้ตามหน้าตึกแถวทั่วไป
หรือทำเป็นแผ่นกันตก ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการประหยัดเวลาในการทำงาน และเป็น
การลดค่าไม้แบบ ในกรณีเมื่อคิดจะทำเป็นผนังคอนกรีต

ดังนั้นนักศึกษาจึงมีแนวความคิดว่าจะทดสอบแรงค้ำของแผ่นดังกล่าว โดยการ
ทำตัวอย่างขนาด 25 ซม. ยาว 2.50 ซม. หน้า 10 ซม. ตั้งจุดรองรับที่ระยะ 2.4 ม.
แล้วทดสอบโดยนำแผ่น (ที่อายุของปูนฉาบ 7 วัน มีการบ่มน้ำหลังฉาบตลอดทุกวัน) ทดสอบ
โดยมีการกดน้ำหนัก โดยใช้ลูกป้อนหนัก 12.5 กก. วางทีละลูก ทิ้งไว้ 15 นาที อ่านค่า
ที่ Dial Gauge ที่ตั้งไว้ข้างล่างแผ่น จากนั้นนำผลการทดลองมาเขียนกราฟ

ผลการทดลอง

แผ่นตัวอย่างขนาด	ระยะเวลา (นาที)	น้ำหนักที่บรรทุก (กก.)	ค่า Dial Gauge ที่วัดได้ (1/1000 นิ้ว)
25 × 250 × 10 ซม. (ตั้งจุดรองรับที่ 240 ซม.)	15	12.5	7
	30	25	11
	45	37.5	16
	60	50	21
	75	62.5	27
	90	75	32
	105	87.5	37 -- เกิดการ Crack



รูปทดสอบการรับแรงคด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปการรับแรงดัด

จากผลการทดสอบจะพบว่า การรับแรงของ แผ่นค้ำกล่าวจะรับแรงได้มากที่สุดที่ 87.5 กก. หรือรับโมเมนต์ได้มากที่สุด 26.3 กก-ม. (ต่อความยาว 25 ซม.) ซึ่งสรุปได้ว่าแผ่นค้ำกล่าวรับน้ำหนักได้เพิ่มอีกประมาณ 1 เท่าตัวของน้ำหนัก แผ่นผนังสำเร็จรูปที่ฉาบแล้วระยะความยาว 2.4 ม. ดังนั้นหากดาจะนำแผ่นค้ำกล่าวไปทำเป็นแผ่นสำเร็จรูปจริง ๆ ก็ขอแนะนำการออกแบบ ควรจะให้ทางค้ำส่วนที่เป็นความหนาของแผ่นอยู่ขนานกับพื้น คือให้ ความลึกมากที่สุดของแผ่นขนานกับแนวค้ำของโลก และตรงที่จุดก่อเชื่อมกับโครงสร้างควรให้แผ่นผนังสำเร็จรูปค้ำ กล่าวมีเหล็กยื่นออกมาเหนือเพื่อระยะดัดงอเข้าไปในโครงสร้าง เพื่อให้เกิดความแข็งแรง



สรุปรายละเอียดของผนังสำเร็จรูปที่ทำด้วยแกลบ

แผ่นผนังแกลบสำเร็จรูป ประกอบด้วยแผ่นแกลบสำเร็จรูป ขนาด 15x30x5 ซม. วางติดกันโดยมีตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด ๑3.5 มม. ขนาดตาราง 15 มม. ตะแกรง จำนวน 2 แฉง อยู่ค้ำนนอกของผนังแกลบ ชิดติดกันด้วยเหล็กรูปตัวซี ซึ่งมัดติดกันด้วยลวด ระยะห่างตัว ซี 15 ซม. ตะแกรงทั้ง 2 แผ่น ห่างกัน 7 ซม. แล้วแผ่นตะแกรงอยู่ห่างตัวแกลบ 1 ซม. เมื่อฉาบปูนด้วยอัตราส่วน ปูนต่อทราย 1 : 2 โดยมีอัตราส่วนปูนต่อน้ำ เท่ากับ 0.664 หนาข้างละ 2.5 ซม. ซึ่งปูนฉาบจะรับแรงกดได้ 136 กก./ซม.² ที่ 28 วัน ตามการทดลอง โดยแผ่นแกลบสำเร็จรูปจะมีหน้าที่เป็นแบบค้ำนในในการฉาบปูนที่ผิวนอก และรับแรงได้บ้างนิดหน่อย ส่วนตัวที่รับแรงจะเป็นมอร์ต้า (ปูนฉาบ) กับตะแกรงเหล็กที่หุ้มอยู่รอบผนังแกลบสำเร็จรูป

น้ำหนัก

- น้ำหนักแผ่นแกลบสำเร็จรูปหนักประมาณแผ่นละ 1.4 กิโลกรัม หรือ 31 กก./ม.²
- น้ำหนักเหล็กตะแกรง หนักตารางเมตรละ 1 กิโลกรัม
- รวมน้ำหนักแผ่นสำเร็จรูปที่ทำด้วยแกลบหนักตารางเมตรละ 32 กิโลกรัม
- น้ำหนักเมื่อฉาบแล้วประมาณ 148 กิโลกรัม

ราคา

แผ่นแกลบสำเร็จรูป ราคาค่าใช้จ่ายแผ่นละ เฉพาะค่าปูน	1.125 บ.
(ปูนเลือกิโลละ 2 บาท)	
ค่าซูป แผ่นละ	0.30 บ.
ค่าใช้จ่ายรวมแผ่นละ	1.425 บ.
หรือตารางเมตรละ	31.66 บ.
ค่าเหล็กตะแกรง ตารางเมตรละ	50 บ.
<u>รวมค่าแผ่นตะแกรงสำเร็จรูปที่ทำด้วยแกลบ</u>	<u>81.66 บ./ม.²</u>

ค่าติดตั้ง, ค่าแรงฉาบหนาข้างละ 2.5 ซม. ราคา 50 บาท 2 ข้างคือ 100 บาท/ตร.ม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารค่าวัสดุ ปูนทราย 1 : 2 ราคา 50 บาท 2 ข้างคือ 100 บาท/ตร.ม.

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกหนึ่งข้อต้องแจ้งเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ รวมค่าใช้จ่ายในการฉาบ 200 บาท/ตร.ม.


สรุปการให้แผ่นผนังสำเร็จรูปที่ทำด้วยเหล็กเมื่อฉาบปูนแล้ว จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ
281 บาท/ตารางเมตร




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





รูปแสดงแบบที่จะทำการหล่อแผ่นแกลบสำเร็จรูป



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้รูปแสดงแผ่นแกลบที่ไปตัดออกแบบแล้ว เอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปแสดง การ เปรียบ เทียบ แผ่นที่ ชูบน้ำปูน กับ แผ่นที่ยัง ไม้ได้ ชูบน้ำปูน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับแสดงให้แผ่นแกลบที่ชูบน้ำปูนแล้วไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประโยชน์ที่ 1 จากหนังสือช่วยคนแก่หน้าศึกษาวิจัย พอสรุปได้ดังนี้

1. น้ำดื่ม น้ำชา น้ำวีวีวี เบเวอรี่ รสอร่อยกลมกล่อม ที่ได้จากคาร์ทีข้าว นำมาใช้เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ที่เรียกว่าที่ เย็นถึงหรือที่ เย็นโยให้ย่อ - สบายไป ความธรรมชาติ

2. สิ่งที่ได้จะมีน้ำหนักเบา ทำให้สามารถพกพาไปเป็นหนังสือสำเร็จรูปได้ หรือนำมาทำ เป็นเครื่องดื่มแห่งเวลาสถานที่ที่จะใช้การก่ออิฐหรือซีเมนต์แล้ว เหลือกมกริตซึ่งจะใช้เวลามากกว่ามาก

3. เนื่องจากยังมีคุณสมบัติที่เบา ทำให้คนน้ำหนักบรรทุกที่ถ่ายลงให้กับคน, เฝ้าและฐานจาก ่าง ๆ ทำให้ประโยชน์ในการออกแบบ

4. หนังสือที่เบา เช่น หนังสือรับน้ำ, หนักหรือหนังสือรับน้ำ, หนักมีให้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ที่ควรคำนึงถึงความหนาของมอร์ต้าที่หุ้ม เหล็กด้วย ควรจะไม่บางเกินไป ซึ่งภายหลังอาจจะทำให้เกิดสนิมได้

5. หนังสือที่เบาใช้ความหนา จะช่วยลดสมบัติเป็นแก้วช่วยกันความร้อนเนื่องจากเคลือบ ที่สอไฟสีอยู่ รวดขวางจะเป็นแก้วป้องกันความร้อน ความร้อนได้เป็นอย่างดี จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสม สำหรับการออกแบบ สิ่งที่ยังมีเป็นตัวว่าลดความร้อนภายในอาคาร งานในการออกแบบ อาคารให้เย็นสบาย และการก่อสร้างก็รวดเร็วและถูก

6. ผลในข้อที่ 5 ทำให้อาคาร, โกดัง, โรงงานต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องปรับอากาศ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก เนื่องจากหนังสือทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อน จากอากาศภายนอก เครื่องปรับอากาศจึงไม่ต้องทำงานหนักตลอดเวลา จึงจะไม่ใช้เครื่องปรับอากาศก็ตาม ภายในอาคารก็ยังเย็นสบายกว่าอาคารที่ใช้หนังสือ

7. เฉพาะแผ่นแกลบสำเร็จรูป! จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เช่น อาจจะลองไปใช้ก่อ เป็นแบบหล่อคานาโคคินซึ่งเมื่อหล่อไปแล้วต้องทิ้งไม้แบบ หรือต้องการใช้เวลา ในการทำแบบรวดเร็ว

ข้อเสียของหนังสือสำเร็จรูป!

1. การดูดซึมน้ำของหนังสือสำเร็จรูปมีค่อนข้างมาก ซึ่งจะมีผลต่อการดูดน้ำของ มอร์ต้า ทำให้กำลังลดลงได้

2. น้ำหนักของหนังสือสำเร็จรูปที่มีเหล็กตะแกรงแล้วจะค่อนข้างมีน้ำหนักมาก เมื่อ

เทียบกับหนังสือสำเร็จรูปของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขน เอกสารเป็นเอกสารที่ส่งงานไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ภายไปมาจะลำบากกว่า ดังนั้นขนาดที่เหมาะสมอาจจะทำขนาด 1.2×1.2 ม.² ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. การลาบปูนค้ำนอกเมื่อนาน ๆ ไปแผ่นแถบสำเร็จรูปจะย่อยสลายไปหรือไม้ ซึ่งจะมีผลต่อการจับกำลังของมอร์ต้าและเหล็กหรือไม้ ต้องใช้เวลานานในการทดสอบ ทำให้นักศึกษายังไม่ทราบผล



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติของผนังโพนสำเร็จรูป, ผนังแกลบสำเร็จรูป, ผนังก่ออิฐฉาบปูน และผนังอิฐสุกรี

	ผนังโพนสำเร็จรูป	ผนังแกลบสำเร็จรูป	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	ผนังอิฐสุกรี
น้ำหนักของแผ่นต่อม ²	4	32	-	4
ราคาของแผ่นต่อ ม ²	319	81.66	100	300
ราคาเมื่อฉาบแล้ว 2 ชั้น ต่อ ม ²	519	281.66	260	500
น้ำหนักของแผ่นเมื่อ ฉาบแล้ว กก/ม ²	120	148	180	120
การรับน้ำหนัก	ทำเป็นผนังรับแรงไค้	ทำเป็นผนังรับแรง	ทำเป็นผนังกันห้อง	ทำเป็นผนังกัน
การเก็บความชื้น	รับแรงโคขมอร์ตา และเหล็ก	ไค้ รับแรงโคข มอร์ตาและเหล็ก	รับแรงโคขอิฐและ ปูนฉาบ	รับแรง โคขมอร์ตาและ เหล็ก
การเก็บความชื้น หรือกันความร้อน	ดีมาก	ดีมาก	ดี	ดีมาก

หมายเหตุ ราคาร้าแผ่นผนังแกลบสำเร็จรูปของ ง นักศึกษายังไม่รวมค่าแรงใส่การทำ คือ ค่าผสมแกลบ
กับน้ำปูน ค่าชุปน้ำปูน และค่าผูกเหล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุป

ผลงานวิจัยและพัฒนาวัสดุผนังสำเร็จรูปที่ทำด้วยแกลบนี้ นักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเปลี่ยนวัสดุผนังใหม่สำเร็จรูป ซึ่งทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้นำมาทดลองเป็นผนังรับแรง แต่ราคาแผ่นผนังดังกล่าวมีราคาแพง เนื่องจากใช้โพลีเมอร์เป็นวัสดุหล่อขึ้น นักศึกษาจึงมีแนวความคิดที่จะนำวัสดุอื่นที่สามารถทดแทนวัสดุโพลีเมอร์ที่มีน้ำหนักเบ่ และสามารถเก็บความเย็นตลอดจนเก็บกักเสียงให้ได้ดี และสามารถรับแรงบิดตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาก็ได้ใช้แกลบผสมกับปูนกับน้ำในอัตราส่วนปูน น้ำ แกลบ คือ 1.5 : 1.5 : 1 แล้วทำการเคลือบผิวด้วยปูนกับน้ำในอัตราส่วน น้ำ: ปูน 7 : 10 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผิวของแผ่นแกลบสำเร็จรูปเรียบ ไม่หลุดร่อนออกง่าย และป้องกันการดูดซึมน้ำที่มากเกินไปเนื่องจากแกลบค้ำในพร้อมกับเป็นวัสดุประสานที่จะเชื่อมกับปูนฉาบให้จับตัวกันได้ดี จากนั้นนำแผ่นแกลบมาผูกกับตะแกรงเหล็ก $\phi 3.5$ มม. วางห่าง 15 ซม. ตะแกรงอีกโดยเหล็กตัวซี(ที่นักศึกษาคิดขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว แผ่นผนังโพลีเมอร์สำเร็จรูปราคา 319 บาท/ม² แต่แผ่นผนังแกลบของนักศึกษามีราคา 81.66 บาท/ม² ซึ่งถูกกว่าประมาณ 4 เท่า แต่ผนังแกลบของนักศึกษามีน้ำหนักมากกว่า และเมื่อเปรียบเทียบกับผนังก่ออิฐ ราคาแผ่นผนังแกลบสำเร็จเมื่อฉาบแล้วราคา 2 บาท/ม² แต่ค้ำก่ออิฐฉาบปูนจะอยู่ราคา 260บาท/ม²

ข้อเสนอแนะและวิจารณ์

จากการวิจัยแผ่นผนังแกลบสำเร็จรูปดังกล่าว ทางตัวนักศึกษาเอง ได้ค้นพบข้อเสียของแผ่นผนังดังกล่าว ดังนี้

1. น้ำหนักของแผ่นแกลบสำเร็จรูปจะมีน้ำหนักมากกว่าแผ่นผนังโม่สำเร็จรูป คือ 32 และ 4 กก./ม² ซึ่งมีค่ามากกว่าประมาณ 10 เท่าครึ่ง ซึ่งถ้าหากเราทำแผ่นขนาด 1.2 x 1.2 ม² จะมีน้ำหนักต่อแผ่น คือ 46 กก. ซึ่งถ้ามาจะยกเคลื่อนย้ายไปมาได้ ก็ยังค่อนข้างลำบาก เพราะถ้าโดยการก่อสร้างจริง ถ้ามีการก่อสร้างในชั้นที่สูง ๆ จะขนย้ายลำบาก นักศึกษามีข้อเสนอแนะ คือ ควรพยายามหาวัสดุอื่นที่เป็นตัวประสาน แกลบ หรือใช้วัสดุอื่นผสมเข้ากับ ตัวปูนซีเมนต์ (ในส่วนของ นักศึกษาได้ทดลองผสมกับซีเมนต์แล้วปรากฏว่าใช้ได้ แต่น้ำหนักยังมากอยู่ แต่ก็สามารถทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้มาก โดยใช้อัตราส่วน ปูน น้ำ แกลบ ซีเมนต์แกลบ เท่ากับ 1 : 1 : 1 : 1) เช่นปูนขาว ผสมกับปูนซีเมนต์ หรือนำปูนขาวมาผสมกับแกลบ แล้วนำไปอบที่ความชื้นพอเหมาะ อาจจะทำให้เป็นผนังที่เบาได้

2. การประกอบแผ่นแกลบสำเร็จรูปเข้ากับตะแกรงเหล็ก โดยใช้เหล็กตัว จะต้องใช้แรงจุนคือการผูกนูน ถ้าหากทำเป็นอุตสาหกรรมจริงๆ ขอแนะนำให้ใช้วิธีอื่น อาจจะเป็นการใช้เหล็ก TRUSS แบบแผ่นโม่สำเร็จรูปโดยใช้ระยะ TRUSS ห่างกัน ช่วงละ 15 ซม. เพื่อให้เหมาะสมกับที่ใช้คือ ϕ 3.5 มม. @ 15 ซม. #

บรรณานุกรม

1. การพัฒนาชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัยในเขตเมือง . โดยสาขาวิจัยอุตสาหกรรมก่อสร้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เดือนธันวาคม 2532
2. เอกสารการพิมพ์เรื่องผนังโพลีสไตรีน ของ s.c wall
3. เฉลิม สุจริต , วัสดุก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่
4. ผศ.ศิริวัฒน์ ไชยชนะ , ปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง
5. วิบิต ท่อวิเชียร , ปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี
6. พิภพ สุนทรสมัย , ปฏิบัติการและควบคุมงานคอนกรีต
7. พิภพ สุนทรสมัย , การประมาณราคาก่อสร้าง
8. พิภพ สุนทรสมัย , วัสดุก่อสร้าง ของสมาคมไทย-ญี่ปุ่น