



รายงาน

โครงการพิเศษ (SPECIAL PROJECT)

หัวข้อเรื่อง

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตด้วยคอมพิวเตอร์



โดย

นาย วิสิทธิ์ จรรยาพาณิชย์

รหัส 291918

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา SPECIAL PROJECT

ภาควิชา เทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน้าอนุมัติ

ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง



[Handwritten signature]

.....
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

กรรมการ วัลผล

[Handwritten signature]

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ. สุรัตน์ หวังเจริญ)

..... กรรมการ

(อ. เกษม อมัตกุล)

..... กรรมการ

(อ. สุพจน์ ศรีนิล)

[Handwritten signature]

..... กรรมการ

(ผศ. ศิริวัฒน์ ไชยชนะ)

[Handwritten signature]

..... กรรมการ

(อ. อำนวย พานิชกุลพงศ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องกักตุนเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

..... กรรมการ

(ดร. ศรีกรีช หิรัญมาศ)


..... กรรมการ

(อ. ศิลป์ชัย จานสุวรรณ)


..... กรรมการ


(อ. วิบูลย์ วุฒิกาน)



คานา

ปัจจุบันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีบทบาทเข้ามาสู่ชีวิตของมนุษย์เรามากขึ้น ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านธุรกิจต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพราะว่ามนุษย์เริ่มประจักษ์เห็นคุณค่า และความสามารถของคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยแก้ปัญหาและลดความยุ่งยากซับซ้อนของการทำงานที่ซ้ำซาก งานที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและความถูกต้องในการทำงานสูง รวมทั้งสาเหตุจากที่คอมพิวเตอร์ซึ่งในอดีตมีการใช้งานที่ยุ่งยาก มีขนาดใหญ่โต มีหน่วยความจำไม่มาก และราคาแพง เกินกว่าที่จะนำมาใช้ในงานทั่วไป แต่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ มีการใช้งานที่ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพสูง และมีราคาไม่แพงมากนัก จึงเป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์แพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งต่อไปก็คงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โครงการพิเศษ (SPECIAL PROJECT) ขึ้นนี้เป็นการนำเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์มาออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต (CONCRETE MIXED DESIGN) ซึ่งเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร แต่การนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้โดยที่ผู้ใช้จะโต้ตอบและให้ข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต มีลักษณะการใช้งานอย่างง่ายๆ แต่ให้ความถูกต้องและมีความรวดเร็วสูง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการพิเศษขึ้นนี้จะ เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ นักศึกษา วิศวกร ผู้ประกอบอาชีพทางด้านการก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้งานด้าน CONCRETE MIXED DESIGN

ผู้จัดทำ

(นายวิสิทธิ์ จรรยาพาณิชย์)

สารบัญ

	<u>หน้า</u>
<u>บทคัดย่อ</u>	ก
<u>บทที่ 1 การกำหนดส่วนผสมของคอนกรีต</u>	
การกำหนดส่วนผสมของคอนกรีต	1
วิธีของ Nils Odemark	4
วิธีของ ACI	5
วิธีของชลประทานซีเมนต์ (Modified)	5
การเปรียบเทียบการออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสม	6
<u>บทที่ 2 วิธีหาส่วนผสมของคอนกรีตโดยวิธี Modified</u>	
วิธีหาส่วนผสมของคอนกรีตโดยวิธี Modified	26
<u>บทที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Mixed Design</u>	
ขั้นตอนการใช้งาน	33
รายละเอียดของแต่ละคำสั่ง	37
<u>บทที่ 4 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ</u>	
ข้อสรุปและ ข้อเสนอแนะ	45
<u>ภาคผนวก ก</u> ประวัติภาษาปาสคาล	47
<u>ภาคผนวก ข</u> การตั้งชื่อแฟ้ม (File) ของ DOS	49
<u>ภาคผนวก ค</u> แสดงโปรแกรม Concrete Mixed Design	50
<u>บรรณานุกรม</u>	62

บทคัดย่อ

โครงการพิเศษ (Special Project) ขึ้นนี้เป็นงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต (Concrete Mixed Design) โดยใช้วิธีการออกแบบส่วนผสมของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด ซึ่งอาจเรียกว่าวิธี Modified เพราะเป็นวิธีที่ดัดแปลงมาจากวิธีการออกแบบของ American Concrete Institute (ACI) การเขียนโปรแกรมใช้ภาษาปาสคาล โดยผ่าน Compiler ของ TURBO PASCAL version 5.0

สำหรับเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 4 บท โดยในแต่ละบทมีเนื้อหาที่พอจะสรุปได้ดังนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงหลักการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต วิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตในแบบต่างๆ ภาคหลังของบทนี้จะเปรียบเทียบวิธีการออกแบบส่วนผสมที่นิยมใช้กันทั่วไป 3 วิธี คือ วิธีของ Odemark , ACI และ Modified ว่าวิธีไหนจะเหมาะสมสำหรับการใช้งานในประเทศไทย และเหตุผลของการเลือกวิธี Modified มาใช้ในการเขียนโปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต โดยพิจารณาถึง ราคาของคอนกรีต ความยากง่ายในการทำงาน โดยที่มีคุณสมบัติในการรับกำลังอัด และค่าการยุบตัวคงเดิม

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยวิธี Modified ของชลประทานซีเมนต์ โดยอธิบายขั้นตอนการออกแบบ พร้อมยกตัวอย่างการออกแบบประกอบ

บทที่ 3 กล่าวถึงการใช้งาน (User's Manual) ของโปรแกรม Concrete Mixed Design

บทที่ 4 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

บทที่ 1

การกำหนดส่วนผสมของคอนกรีต

คอนกรีตประกอบด้วยวัสดุต่าง ๆ ซึ่งถูกนำมาผสมเข้าด้วยกันให้เป็นคอนกรีตที่มีคุณภาพตามต้องการ วัสดุอาจเป็นเพียงคอนกรีตที่ทำขึ้นเพื่อให้รับกำลังอัดเพียงเล็กน้อยเช่นเป็นตัวรับแรงกระแทก หรือเป็นคอนกรีตที่ต้องรับกำลังสูง เพื่อใช้ในโครงสร้างบางจำพวก หรือ เป็นคอนกรีตชนิดแน่นและหนักอันอาจทนแรงอัดได้ถึง 700 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเพื่อใช้เป็นฉากป้องกันการแผ่กระจายรังสี หรือเป็นคอนกรีตที่เกิดความร้อนน้อยเพื่อที่จะใช้กับงานเทคอนกรีตที่หนา ๆ หรือเป็นคอนกรีตที่มีราคาถูกจนสามารถที่จะนำไปใช้สร้างเขื่อนได้ถูกกว่าเขื่อนที่ทำด้วยดินเป็นต้น ฉะนั้นการกำหนดส่วนผสมของคอนกรีตจึงขึ้นกับความต้องการดังตัวอย่างที่นำมากล่าวแล้วเป็นส่วนหนึ่ง

นอกเหนือไปจากคุณภาพที่ต้องการดังกล่าวแล้ว การกำหนดส่วนผสมของคอนกรีตยังต้องพิจารณาถึงวัสดุที่ใช้ซึ่งหมายรวมไปถึง ขนาด รูปร่าง ความลดหล่นของขนาด ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อส่วนผสมอันจะทำให้เกิดความยากง่ายในการทำงาน หรือความแน่นของเนื้อคอนกรีต หรือความสะดวกในการตกแต่งผิวหน้าของคอนกรีต เป็นต้น

อาจกล่าวได้ว่าส่วนผสมที่ถูกต้องของคอนกรีตคือ ส่วนผสมที่ทำให้ประหยัดที่สุด และมีสัดส่วนของวัสดุต่าง ๆ ซึ่งทำให้คอนกรีตทำงานได้ง่ายในเมื่อยังไม่แข็งตัว อีกทั้งเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะมีกำลังและคุณภาพตามต้องการ

ความยากง่ายในการทำงานนั้น ไม่อาจวัดหรือกำหนดได้ง่าย ๆ นอกเหนือจะอาศัยความชำนาญและความช่างสังเกต อีกทั้งวัสดุที่ใช้ในแต่ละครั้ง และแต่ละงาน ย่อมมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปมาก ฉะนั้นการกำหนดส่วนผสมที่ถูกต้องจึงไม่เพียงแต่ศาสตร์ (Science) แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยศิลปะ (Art) เข้าร่วมด้วย กล่าวคือ ไม่มี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิศวกรผู้ใดสามารถกำหนดส่วนผสมของคอนกรีตที่ถูกต้องได้โดยอาศัยการนั่งคำนวณอยู่บนโต๊ะทำงานเท่านั้น แต่ต้องอาศัยการปรับแก้ไขสัดส่วนต่าง ๆ อันเป็นผลที่ได้จากคำนวณเป็นหลัก การกำหนดส่วนผสมของคอนกรีตที่จะกล่าวต่อไปนี้

การกล่าวถึงส่วนผสมของคอนกรีตนั้น ในปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับ 2 อย่างคือโดยปริมาณและโดยน้ำหนัก การผสมโดยปริมาณนั้นสามารถทำได้ง่าย เพราะอาจใช้ภาชนะอะไรเป็นเครื่องตวงวัดก็ได้ แต่ผลที่ได้คลาดเคลื่อนได้มากไม่ค่อยแน่นอน โดยเฉพาะการตวงวัดทรายซึ่งเมื่อมีความชื้นเข้าร่วมปริมาตรจะเปลี่ยนแปลงไปได้มาก ฉะนั้นถ้าสามารถทำได้ ควรวัดส่วนผสมโดยน้ำหนัก ซึ่งจะให้ผลที่ถูกต้องกว่าและถึงแม้ว่าทรายจะชื้น น้ำหนักก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย

ก่อนจะลงมือหาส่วนผสมของคอนกรีต จะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ที่จะต้องนำไปใช้เสียก่อน อันได้แก่

1. กำลังของคอนกรีตที่ต้องการ ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดเป็นกำลังอัดที่ของคอนกรีตเมื่อมีอายุ 28 วัน
2. ชนิดของงาน เพื่อที่จะกำหนดความชื้นเหลือของส่วนผสมให้ทำงานได้สะดวกความชื้นเหลือที่พอเหมาะนี้ใช้ค่าเกณฑ์ยุบตัว (Slump) ของคอนกรีตเป็นตัวกำหนด
3. คุณสมบัติพิเศษของคอนกรีต เช่น ให้สามารถทนซัลเฟตได้สูง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจะได้เลือกใช้ปูนซีเมนต์ให้ถูกประเภท
4. วัสดุที่ทำให้เกิดพองอากาศร่วมด้วยหรือไม่
5. ขนาดของคอนกรีตที่ทำขึ้น เพราะจะเป็นตัวที่กำหนดขนาดในหน่วยที่สุดของหินที่ใช้

นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น คุณสมบัติของวัสดุที่จะใช้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องทราบ อันได้แก่

1. ความลดหลั่นของขนาด (Gradation) ของหินและทราย ซึ่งได้มาจากการร่อนหินหรือทรายผ่านตะแกรงมาตรฐานหลาย ๆ ขนาดแล้วหาเปอร์เซ็นต์ของหินหรือทรายในแต่ละขนาด

2. ค่าแห่งความละเอียด (Fineness Modulus) ของหินและทราย เป็นตัวเลขซึ่งไม่มีหน่วย ได้จากการรวมเปอร์เซ็นต์ของหินหรือทรายขนาดต่าง ๆ ที่ค้างอยู่บนตะแกรงมาตรฐานแต่ละขนาด แล้วหารผลรวมด้วย 100 โดยทั่วไปค่าแห่งความละเอียดของทรายจะอยู่ระหว่าง 2.20 ถึง 3.20 และของหินมีค่าประมาณ 6.50, 7.00 และ 7.50 ในเมื่อหินก้อนใหญ่สุดมีขนาด $3/4"$, $1"$ และ $1\ 1/2"$ ตามลำดับ ยิ่งตัวเลขนี้มีค่าสูงจะแสดงว่าหินหรือทรายมีความหยาบมาก ค่านี้มีประโยชน์ในการหาส่วนผสมของคอนกรีต ขอยกตัวอย่างการหาค่าแห่งความละเอียดของทราย ซึ่งเมื่อนำตัวอย่างไปร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานแล้วได้ผลดังตารางที่ 1

3. ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) ของวัสดุที่ใช้ สำหรับปูนซีเมนต์ ถ้าไม่สามารถหาได้อาจใช้ค่า 3.15 ส่วนหินหรือทรายนั้น ความชื้นที่คิดมวอาจทำให้ความถ่วงจำเพาะเปลี่ยนแปลงไปได้

4. น้ำหนักต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร (Bulk Unit Weight) ของหินหรือทราย หมายถึง น้ำหนักของหินหรือทรายที่เติมลงไปจนเต็มภาชนะจุ 1 ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักที่กล่าวถึงนี้เป็น น้ำหนักของวัสดุรวมกับช่องว่างระหว่างเม็ดด้วยโดยปกติจะมีค่าระหว่าง 1,440 ถึง 1,940 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร น้ำหนักที่ใช้นั้นนี้เป็นน้ำหนักของหินหรือทรายในสภาพ " แห้งและอิ่มตัว " (Saturated Surface Dry)

5. ความชื้น (Surface Moisture) ของหินหรือทราย หมายถึงปริมาณน้ำที่ห่อหุ้ม หรือติดกับเม็ดหินหรือเม็ดทรายตามสภาพที่แท้จริง ปริมาณน้ำจากความชื้นนี้เป็นปริมาณที่นอกเหนือไปจากที่เม็ดหินหรือทรายจะสามารถดูดเข้าไปในเม็ดได้อีกแล้ว ซึ่งที่เป็นส่วนที่จะเอกละเอียดนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขนาดมาตรฐาน ตะแกรง	เบอร์ เซ็นต์ของ ตัวอย่างที่ผ่าน	เบอร์ เซ็นต์ของ ตัวอย่างที่ค้าง
4	98	2
8	85	15
16	65	35
30	45	55
50	21	79
100	3	97
		รวม 283

ตัวอย่างการหาค่าความละเอียดของทรายที่ทดสอบ

$$= 283 / 100 = 2.83$$

ตารางที่ 1

ต้อง นำไปหักออกจากส่วนผสมในการคำนวณหาส่วนผสม โดยปกติจะกำหนดมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของ น้ำหนักหินหรือทราย

จากวัตถุประสงค์ของคอนกรีตที่จะนำไปใช้ ซึ่งเราจะต้องทราบเสียก่อน และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ ดังได้กล่าวมาแล้วทำให้เกิดการคำนวณหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต โดยการทดลองผสมและอาศัยการปรับแก้สัดส่วนต่าง ๆ อันเป็นผลที่ได้มาจากการคำนวณนั้น ๆ และเก็บผลของการทดลองนั้น โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ (Statistical method) ก่อให้เกิดวิธีคำนวณหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตด้วยวิธีต่าง ๆ มากมาย เช่นวิธีของ ACI วิธีของ Nils Odemark หรือวิธีของ Stock home และวิธี Modified ของชลประทานซี-เมนต์

ในที่นี้ จะแยกพิจารณาถึงวิธีคำนวณหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตในแต่ละวิธีโดยจะพิจารณาและศึกษาเพื่อสรุปว่าวิธีใดใน 3 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่ดีที่สุด เหมาะสมกับการใช้งานคอนกรีตในสนามทั้งในด้านความชื้น-เหลว และค่ากำลังที่กำหนด

วิธีของ Nils Odemark

วิธีการนี้ Nils Odemark วิศวกรโยธาที่ Royal Highway Institute ได้ อธิบายการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต เป็น 7 ขั้นตอนดังนี้

1. หาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของคอนกรีตกับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์
2. ความชื้น-เหลว หรือความสามารถเทได้ โดยพิจารณาจากค่า Slump หรือ

Vebe

3. พิจารณานาถต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการออกแบบส่วนผสมที่ได้จากการทดลอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Sive analysis เช่นค่า Fineness Modulus

4. การหาจำนวนสำหรับคอนกรีต
5. การหาจำนวนซีเมนต์ จำนวนมวลรวมละเอียด (ทราย) และ มวลรวมหยาบ
6. ห้อตราส่วนผสม
7. การทดลองผสม

วิธีของ ACI

การคำนวณปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต โดยวิธีของ American Concrete Institute ได้แบ่งขั้นตอนการออกแบบส่วนผสมเป็น 8 ขั้นตอน คือ

1. เลือกค่าความยวบตัวที่เหมาะสมกับประเภทของงาน
2. เลือกขนาดโตสุดของวัสดุผสม
3. คำนวณหาปริมาณน้ำที่ใช้ผสมและปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้น
4. เลือกอัตราส่วนผสมของน้ำต่อซีเมนต์
5. คำนวณปริมาณซีเมนต์ที่ต้องใช้
6. คำนวณปริมาณวัสดุผสมหยาบ
7. คำนวณปริมาณวัสดุผสมละเอียด
8. ปรับอัตราส่วนผสมเนื่องจากความชื้นของวัสดุผสม

วิธี Modified ของชลประทานซีเมนต์

เป็นวิธีการที่ปรับปรุงมาจากวิธีของ ACI เพื่อให้มีความสะดวกในการคำนวณส่วนผสมได้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งขั้นตอนการออกแบบส่วนผสม เป็น 8 ขั้นตอน คือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. หาอัตราส่วนระหว่างน้ำกับปูนซีเมนต์
2. หาปริมาณน้ำในส่วนผสมต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร
3. หาปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสม
4. หาปริมาณหินในส่วนผสม
5. หาปริมาณอากาศในส่วนผสม
6. หาปริมาณทรายในส่วนผสม
7. ปรับแก้ส่วนผสมเนื่องจากความชื้น
8. กำหนดส่วนผสมขั้นสุดท้าย

การเปรียบเทียบวิธีออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

เรื่องที่จะนำมากล่าวต่อไปนี้เป็นส่วนที่คัดลอกมาจากวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาตรีของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี โดย นายจรัส จินติมณีศิริกุล นายไทยรัฐ พงษ์สนธิ นายสุทัศน์ ชุมศรี และนายสุมาน เอี่ยมอร่าม ซึ่งทั้ง 4 ท่านได้ศึกษาในเรื่องการเปรียบเทียบศึกษาวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต โดยวิธี Nils Odemark , ACI และวิธี Modified ของชลประทานซีเมนต์ ซึ่งมีหลักการศึกษาพอที่จะสรุปได้ดังนี้

1. คุณสมบัติของส่วนประกอบคอนกรีตที่จะศึกษา

ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท I

- ค่าความกว้างจำเพาะ 3.15

มวลรวมละเอียด

- ค่าความกว้างจำเพาะ 2.85

- โมดูลัสความละเอียด 2.742

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ความชื้น 2 %

มวลรวมหยาบ

- ค่าความถ่วงจำเพาะ 2.87

- หน่วยน้ำหนัก 1,677 กก./ ลูกบาศก์เมตร

- ความชื้น น้อยมากไม่นำมาคิด

- ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ 1.5 นิ้ว

2. ช่วงค่าการยุบตัวที่พิจารณา (SLUMP)

แบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ

2.1 ช่วงความชื้นเหลวแบบ Stiff Plastic มีค่าการยุบตัว 2.5 - 5 ซม.

2.2 ช่วงความชื้นเหลวแบบ Plastic มีค่าการยุบตัว 7.5 - 10 ซม.

2.3 ช่วงความชื้นเหลวแบบ Heavy Flowing มีค่าการยุบตัว 12.5 - 15 ซม.

3. ค่ารับกำลังอัดประลัยที่พิจารณา

แบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ


3.1 180 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

3.2 210 " " " " " "

3.3 250 " " " " " "

3.4 280 " " " " " "

หลังจากทดลองเพื่อหาวิธีออกแบบส่วนผสมที่ดีที่สุด โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดข้างต้น สามารถได้ข้อสรุปอยู่ในรูปของกราฟ




รูปที่ 5.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




COMPARISON 3 MIXED DESIGN METHODS



รูปที่ 5.2


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COMPARISON 3 MIXED DESIGN METHODS




รูปที่ 5.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.7


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.8


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COMPARISON 3 MIXED DESIGN METHODS



รูปที่ 5.9


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.10


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COMPARISON 3 MIXED DESIGN METHODS



รูปที่ 5.11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปผลการทดสอบและการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า

สำหรับความชื้นเหลวแบบ Stiff plastic

มีค่าความยุบตัว 2 - 5 เซนติเมตร

ก. เมื่อค่ากำลังอัดที่ต้องการต่ำกว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

วิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตของ A.C.I. และ Modified จะให้ค่าความสามารถในการรับกำลังอัดในช่วงอายุการบ่มที่ต่ำกว่า 28 วัน ได้สูงกว่าวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตของ Odemark จึงมีความเหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่สูงในระยะเวลายันสั้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่ออายุการบ่มถึง 28 วันแล้วทั้ง 3 วิธีจะให้ค่ากำลังอัดที่ต้องการใกล้เคียงกัน

ข. เมื่อค่ากำลังอัดที่ต้องการสูงกว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทั้ง 3 วิธี จะให้ค่ากำลังอัดที่ใกล้เคียงกันตลอดช่วงอายุบ่ม 28 วัน

สำหรับความชื้นเหลวแบบ Plastic และ Heavy Flowing

เมื่อค่าการยุบตัว 7.5 - 15 ซม.

ก. เมื่อค่ากำลังอัดที่ต้องการมีค่าต่ำกว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

วิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตของ A.C.I และ Modified จะให้ค่าความสามารถในการรับกำลังอัดในช่วงอายุการบ่มที่ต่ำกว่า 14 วัน ได้สูงกว่าวิธีการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตของ Odemark แต่เมื่ออายุการบ่มมากกว่า 14 วัน ค่ากำลังอัดของทั้ง 3 วิธีมีค่าใกล้เคียงกัน

ดังนั้นในการใช้งานที่ต้องการกำลังอัดสูงในช่วงอายุการบ่มที่ต่ำกว่า 14 วัน (ใช้งานเร็วกว่ากำหนด) ควรใช้วิธีของ A.C.I , Modified เพราะว่าให้กำลังอัดที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สูงกว่าวิธีของ Odemark

ข. เมื่อดำก้ำลังอัดที่ต้องการสูงกว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ทั้ง 3 วิธี จะให้ค่าก้ำลังอัดที่ใกล้เคียงกันตลอดช่วงอายุการบ่ม 28 วัน แต่วิธี

ของ Odemark จะให้ค่าก้ำลังอัดที่สูงกว่าอีก 2 วิธี อยู่เล็กน้อย

ความสามารถในการเทได้ (workability)

วิธีของ Odemark

จากการทดสอบ พบว่าเป็นวิธีที่มีค่าการยุบตัวค่าที่สุด ดังนั้นจึงมีความสามารถในการเทต่ำสุด จึงขาดความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งในการเทและการกระทุ้งคอนกรีต

วิธีของ A.C.I และ Modified

จากการทดสอบพบว่า เป็นวิธีที่มีค่าการยุบตัวสูงกว่าวิธีของ Odemark ดังนั้นจึงเหมาะสมในการใช้งาน เพราะมีความสามารถในการเทได้สูงและมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน แต่ต้องระวังในการขนส่งหรือการเทคอนกรีต เพราะเกิดการแยกตัวได้ง่าย

ราคาของคอนกรีตต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อพิจารณาที่ ค่าก้ำลังอัด 250 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ความชื้นเหลวแบบ Stiff Plactic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีของ Odemark

ใช้อัตราส่วนผสม 1 : 3.13 : 2.92

ใน คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้ส่วนผสม

ซีเมนต์ 336.39 กิโลกรัม

น้ำ 160.59 "

ทราย 1031.84 "

หิน 982.60 "

ความหนาแน่นของทราย 1.723 ตัน / ลูกบาศก์เมตร

ความหนาแน่นของหิน 1.678 " "

ราคาซีเมนต์ 100.00 บาท / ถุง = 2.00 บาท / ก.ก.

ราคาน้ำ 8.00 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ราคาทราย 200.00 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ราคาหิน 260.00 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น	ราคาซีเมนต์	ใช้	336.39	ก.ก.	ราคา	672.78	บาท
	ราคาน้ำ	ใช้	0.161	ลูกบาศก์เมตร	ราคา	1.29	บาท
	ราคาทราย	ใช้	0.60	"	"	120.00	บาท
	ราคาหิน	ใช้	0.59	"	"	153.40	บาท
					รวม	827.47	บาท

วิธีของ ACI

ใช้อัตราส่วนผสม 1 : 3.60 : 4.06

ใน คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้ส่วนผสม

ซีเมนต์ 275.27 กิโลกรัม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำ 151.29 "

ทราย 988.38 "

หิน 1116.88 "

ความหนาแน่นของทราย 1.723 ตัน / ลูกบาศก์เมตร

ความหนาแน่นของหิน 1.678 " "

ดังนั้น

ราคาซีเมนต์ 1 ชั้ 275.27 ก.ก. ราคา 550.54 บาท

ราคาน้ำ 1 ชั้ 0.1512 ลูกบาศก์เมตร ราคา 1.29 บาท

ราคาทราย 1 ชั้ 0.57 " " 114.00 บาท

ราคาหิน 1 ชั้ 0.66 " " 171.60 บาท

รวม 837.43 บาท

วิธีของ Modified

1 ชั้อัตราส่วนผสม 1 : 3.30 : 4.18

1 ลบ คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร 1 ชั้ส่วนผสม

ซีเมนต์ 281.00 กิโลกรัม

น้ำ 152.00 "

ทราย 927.30 "

หิน 1173.90 "

ความหนาแน่นของทราย 1.723 ตัน / ลูกบาศก์เมตร

ความหนาแน่นของหิน 1.678 " "

ดังนั้น

ราคาซีเมนต์ 1 ชั้ 281.00 ก.ก. ราคา 562.00

ราคาน้ำ 1 ชั้ 0.152 ลูกบาศก์เมตร ราคา 1.29 บาท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ราคาทราย	ไร่	0.53	"	"	106.00 บาท
ราคาหิน	ไร่	0.70	"	"	182.10 บาท
				รวม	851.39 บาท

จากการเปรียบเทียบด้านราคาจะเห็นว่าใกล้เคียงกันมาก โดยการออกแบบส่วนผสมโดยวิธี Modified จะแพงกว่าวิธีอื่นเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามที่เป็นเช่นนี้เพราะราคาของวัสดุที่กำหนดขึ้น (อ้างอิงจากราคาดันปี 2533) ถ้าเกิดราคาปูนซีเมนต์สูงขึ้นมาก วิธีของ Odemark ก็จะมีราคาสูงขึ้นจนอาจมากกว่าวิธีอื่นก็ได้

ดังนั้นในด้านราคาสรุปได้เพียงว่าใกล้เคียงกัน

ความถูกต้องต้องในการคำนวณ

วิธี Odemark ในการอ่านค่าจากกราฟ ทำให้เกิดความผิดพลาดจากการอ่านได้ง่าย เช่น การอ่านค่าตามแนวแกนประกอบกับการใช้การประมาณค่า

วิธี Modified และ ACI เป็นวิธีที่อ่านค่าจากตารางทำให้ง่ายต่อการคำนวณ และเกิดการผิดพลาดยาก

สรุปการเปรียบเทียบ

- ค่ากำลังอัดของคอนกรีต
- ความสามารถในการเทได้
- ราคาคอนกรีตต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร
- ความถูกต้องในการคำนวณ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปได้ว่าวิธี Modified เป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งเหมาะแก่การใช้งานจริงในสนาม และจะนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคนกรีต



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

วิธีหาส่วนผสมของคอนกรีตโดยวิธี Modified

เพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่าย จะแสดงตัวอย่างวิธีหาส่วนผสมของคอนกรีต โดยดำเนินการต่อกันไป เช่น ต้องการหาส่วนผสมของคอนกรีตให้รับกำลังได้ 230 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน เพื่อนำไปสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. และหนักกับทรายที่ซึ่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.

ความกว้างจำเพาะ	2.65	2.63
ค่าแห่งความละเอียด	2.70	-
น้ำหนัก (กก. ต่อ ล.บ.เมตร)	-	1600
ความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	3.50	0.3

ขั้นตอนที่ 1 หาอัตราส่วนระหว่างน้ำกับปูนซีเมนต์ (Water - Cement Ratio)

เพื่อให้คอนกรีตมีกำลัง 230 กก./ตาราง ซม. เมื่ออายุ 28 วันตามต้องการ

พึงเข้าใจไว้ด้วยว่า กำลังของคอนกรีตขึ้นอยู่กับกำลังของซีเมนต์เพสต์ ซึ่งจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ปริมาณน้ำในส่วนผสม ถ้ารักษ้อัตราส่วนน้ำให้คงที่แล้ว แม้ส่วนผสมอื่นจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง กำลังของคอนกรีตจะไม่เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นจึงอาจกำหนดกำลังของคอนกรีตได้จากอัตราส่วนน้ำและปูนซีเมนต์ต่าง กัน เพื่อความสะดวกได้กำหนดปริมาณน้ำไว้เป็นลิตรต่อปูนซีเมนต์ที่ไซ้ 1 ถุง (50 กก.)

ตารางที่ 1

อัตราส่วนน้ำ ต่อ ซีเมนต์	ปริมาณน้ำเป็นลิตร ต่อบุนซีเมนต์ 1 กุญ	กำลังของคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน กก./ตารางซม.	
		ส่วนผสมซึ่งไม่ใส่ สารทำให้เกิดฟองอากาศ	ส่วนผสมที่ใส่สาร ทำให้เกิดฟองอากาศ
0.40	20.00	385	310
0.45	22.50	340	275
0.50	25.00	300	245
0.55	27.50	265	215
0.60	30.00	230	190
0.65	32.50	200	165
0.70	35.00	175	140

ค่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 ใช้สำหรับบุนซีเมนต์บอร์คแลนด์ประเภทที่ 1

ข้อบกพร่องที่พบได้เสมอคือ การกำหนดส่วนผสมคอนกรีตโดยไม่ระบุปริมาณน้ำ
เช่นให้ใช้ส่วนผสม 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร แต่ไม่กล่าวถึงปริมาณน้ำเลย ซึ่งจะเห็นได้ว่า
คอนกรีตที่ทำขึ้นอาจมีกำลังแตกต่างกันได้มาก

จากตัวอย่างข้างต้นอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำและบุนซีเมนต์ ซึ่งแสดงไว้ในตา
รางที่ 1 จะเป็นน้ำ 30 ลิตร ต่อบุนซีเมนต์ 1 กุญ

ขั้นที่ 2 หาปริมาณน้ำในส่วนผสมต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เกณฑ์ขุบตัว ของคอนกรีต	ปริมาณน้ำเป็นลิตรต่อคอนกรีต 1 ลบ.เมตร								
	ขนาดใหญ่มากที่สุดของหินที่ใช่เป็นน้ำ								
ชม.	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	2	3	4	
2.50-5.0	208	198	183	178	163	153	143	124	
7.50-10.0	227	218	203	193	178	168	158	138	
12.5-14.0	242	227	213	203	188	178	168	148	
ปริมาณอากาศ ที่เกิดขึ้น %	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2	

ตารางที่ 2.1 สำหรับคอนกรีตไม่ใส่สารกักฟองอากาศ

เกณฑ์ขุบตัว ของคอนกรีต	ปริมาณน้ำเป็นลิตรต่อคอนกรีต 1 ลบ.เมตร								
	ขนาดใหญ่มากที่สุดของหินที่ใช่เป็นน้ำ								
ชม.	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	2	3	4	
2.50-5.0	183	178	163	153	143	134	124	109	
7.50-10.0	203	193	178	168	158	148	138	119	
12.5-14.0	213	203	188	178	168	158	148	129	
ปริมาณอากาศ ที่เกิดขึ้น %	8	7	6	5	4.5	4	3.5	3	

ตารางที่ 2.2 สำหรับคอนกรีตที่ใส่สารกักฟองอากาศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าปริมาณน้ำที่ถูกต้องในส่วนผสมคือ ปริมาณที่น้อยที่สุดที่คอนกรีตทำงานได้ง่าย ซึ่งกำหนดโดยอาศัยเกณฑ์ยุบตัว (Slump) ของคอนกรีตเป็นหลัก

ในตัวอย่างจะนำคอนกรีตไปเทยังกะพวงคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉะนั้นเกณฑ์ยุบตัวของคอนกรีตเมื่อใช้เครื่องเขย่าคอนกรีต ควรมีค่าประมาณ 7.5 ซม.

ขนาดใหญ่ที่สุดและรูปร่างของหินที่ใช้ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ต้องใช้น้ำในส่วนผสมน้อยหรือมาก แต่ขนาดใหญ่ที่สุดของหินที่ใช้ถูกกำหนดโดยขนาดของคอนกรีตอยู่แล้ว เช่น ในกรณีของตัวอย่าง ซึ่งเป็นกะพวงหนา 15 ซม. ฉะนั้นขนาดของหินที่ใหญ่ที่สุดไม่ควรเกิน 2.50 ซม. หรือใช้หินขนาด 1 "

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณน้ำเพื่อใช้ผสมคอนกรีต 1 ลบ.เมตร ใช้หินใหญ่ที่สุดที่ขนาดต่าง ๆ กัน และเพื่อให้คอนกรีตยุบตัวต่างๆ กัน

- ปริมาณน้ำที่แสดงเป็นค่าประมาณสูงสุดสำหรับหินที่รูปร่างดี ช่วยให้ทำงานได้ง่าย และลดต้นทุนตามข้อกำหนด
- ถ้าจำเป็นต้องเพิ่มน้ำในส่วนผสม จะต้องเพิ่มปูนซีเมนต์ เพื่อให้อัตราส่วนน้ำและปูนซีเมนต์คงที่ นอกจากผลการทดสอบแสดงว่าคอนกรีตยังมีกำลังสูงกว่าที่ต้องการ
- ถ้าส่วนผสมต้องการน้ำน้อยกว่ากำหนด ยังไม่ควรลดปริมาณปูนซีเมนต์ นอกจากผลการทดสอบแสดงว่าคอนกรีตกำลังสูงกว่าที่ต้องการ
- เนื่องจากการวัดและเรียกขนาดของหินยังใช้น้ำย " นิ้ว " ฉะนั้นในที่นี้จึงกำหนดขนาดของหินเป็น นิ้ว

ขั้นตอนที่ 3 หาขนาดของปูนซีเมนต์ในส่วนผสม

เมื่อทราบปริมาณน้ำสำหรับคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร และอัตราส่วนระหว่างน้ำและปูนซีเมนต์แล้ว ปริมาณปูนซีเมนต์สำหรับคอนกรีต 1 ลบ.เมตร ย่อมหาได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในตัวอย่างปริมาณปูนซีเมนต์สำหรับคอนกรีต 1 ลบ.เมตร

$$= 193 / 30 = 6.4 \text{ ก.}$$

ขั้นตอนที่ 4 ปริมาณหินในส่วนผสม

โดยหาได้จากตารางที่ 3 อันแสดงถึงปริมาณของหินในส่วนผสมต่อคอนกรีต 1 หน่วยปริมาตร ซึ่งแตกต่างกันตามค่าแห่งความละเอียดของทรายที่ใช่ และขนาดในผู้ที่สุดของหินที่ใช่

ตามตัวอย่าง ซึ่งใช้หินใหญ่ที่สุดขนาด 1" และค่าแห่งความละเอียดของทรายเป็น 2.70 ฉะนั้นจากตารางที่ 3 ในคอนกรีต 1 ลบ.เมตร จะต้องใช้หิน 0.67 ลบ.เมตร หรือคิดเป็นน้ำหนัก $= 0.67 * 1600 = 1,072 \text{ กก.}$

ขั้นตอนที่ 5 หาปริมาณอากาศในส่วนผสม

ในคอนกรีตย่อมมีอากาศรวมอยู่ด้วย ตามปริมาณซึ่งดูได้จากตารางที่ 2

ในตัวอย่างซึ่งใช้หินใหญ่ที่สุดขนาด 1" และไม่ใส่สารทำให้เกิดฟองอากาศ จะมีอากาศ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณของคอนกรีต ฉะนั้นคอนกรีต 1 ลบ.เมตร จะมีอากาศในส่วนผสม 0.015 ลบ.เมตร สำหรับคอนกรีตที่ไม่ใส่สารสำหรับกักฟองอากาศ ค่านี้อาจไม่นำมาคิดหรือตัดทิ้งได้

ขั้นตอนที่ 6 หาปริมาณทรายในส่วนผสม

เมื่อถึงขั้นนี้จะเห็นว่าส่วนผสมอื่น ๆ ในคอนกรีต 1 ลบ.เมตร ถูกกำหนดขึ้นมาแล้ว ยกเว้นทราย ฉะนั้นปริมาณทรายจะเท่ากับส่วนที่เหลือใน 1 ลบ.เมตร

สิ่งที่จะทำงานขั้นนี้คือ เปลี่ยนส่วนผสมต่าง ๆ ที่หาได้เป็น "ปริมาตรอย่างแน่น" (Absolute Volume) หมายถึงปริมาณที่มันมีช่องว่างในเนื้อ ทรายขี้สอ

ปริมาตรอย่างแน่น เป็น ลบ.เมตร = $\frac{\text{น้ำหนักวัสดุ กก.}}{\text{ก.พ.วัสดุ * 1000}}$

จากตัวอย่างปริมาณวัสดุต่าง ๆ คือ

ปูนซีเมนต์ 320 กก. = $320 / (3.15 * 1000) = 0.1016$ ลบ.เมตร

น้ำ 193 ลิตร = 0.1930 "

อากาศ = 0.0150 "

หิน 1072 กก. = $1072 / (2.63 * 1000) = 0.4076$ "

รวม = 0.7172 "

ฉะนั้นปริมาตรอย่างแน่นของทราย = $1 - 0.7172 = 0.2828$ ลบ.เมตร

หรือน้ำหนักทรายในส่วนผสม = $0.2828 * 2.65 * 1000$

= 749 กก.

ขั้นตอนที่ 7 แก้วส่วนผสมเนื่องจากความชื้น

รอยปกติหินและทรายที่ใช้งานจริงจะมีความชื้นสูงกว่าในสภาพแห้งและอิมตัว ฉะนั้นจึงต้องแก้ส่วนผสมให้เข้ากับสภาพจริง โดยเพิ่มน้ำหนักหินหรือทรายขึ้นเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ติดมา และลดน้ำหนักส่วนผสมออกในจำนวนเท่ากัน ในกรณีที่หินหรือทรายแห้งกว่าสภาพแห้งและอิมตัว จะต้องแก้ส่วนผสมเช่นเดียวกันในทางตรงข้าม

จากตัวอย่าง	ทรายมีความชื้น	3.50	เปอร์เซ็นต์
	หินมีความชื้น	0.30	เปอร์เซ็นต์
ปริมาณน้ำที่หุ้มท่อทราย	=	$749 * 0.035$	= 26 กก.
ปริมาณน้ำที่หุ้มหิน	=	$1072 * 0.003$	= 3 กก.
ปริมาณน้ำที่เกินมา	=	$26 + 3$	= 29 กก.

ขั้นที่ 8 กำหนดส่วนผสมขั้นสุดท้าย

จากความต้องการตามตัวอย่าง	ส่วนผสมของคอนกรีตควรเป็นดังนี้	
ปูนซีเมนต์		320 กก.
น้ำ	(193-29)	164 กก.
ทราย	(749+26)	775 กก.
หิน	(1072+3)	1075 กก.

ส่วนผสมที่ได้จากการคำนวณนี้ เป็นอัตราส่วนมาจากเกณฑ์ต่าง ๆ โดยประมาณทั้งสิ้น ฉะนั้นจะต้องนำส่วนผสมนี้ไปทดลองผสมจริง และตรวจดูทั้งด้านกำลังของคอนกรีต และความยากง่ายในการทาสาน แล้วจึงปรับส่วนผสมที่ได้อีกชั้นหนึ่ง

บทที่ 3

การใช้งานโปรแกรม MIXED DESIGN

โปรแกรม MIXED DESIGN เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับคำนวณและหาค่าค่า
คอบของการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต (CONCRETE MIXED DESIGN) ซึ่งเป็นเรื่องที
สำคัญมากเรื่องหนึ่งในวิชา คอนกรีตเทคโนโลยี

การออกแบบโปรแกรม MIXED DESIGN เน้นที่เรื่องการใช้งานง่าย และให้ค่าค่า
คอบที่ถูกต้องในการคำนวณ หน่วยที่นำมาใช้ในการคำนวณก็เป็นหน่วยมาตรฐานที่นิยมใช้ทั่ว
ไปในประเทศไทย (METRIC UNITS) วิธีที่ได้นำมาใช้ก็เป็นวิธี MODIFIED ของชล
ประทานซีเมนต์ ซึ่งได้กล่าวเหตุผลของการเลือกใช้วิธีนี้แล้ว

อุปกรณ์ที่จะใช้กับซอฟต์แวร์ MIXED DESIGN

1. ไมโครคอมพิวเตอร์ ตระกูล IBM PC/XT/AT หรือ COMPATIBLE
2. จอโมโนโครม หรือ จอสี (อย่างไรก็ตาม โปรแกรมออกแบบมาสำหรับจอโมโน
โครม)
3. เครื่องขั้วคิสต์เกตต์ หรือ ฮาร์ดคิสต์ อย่างน้อย 1 ตัว
4. เครื่องพิมพ์ (PRINTER)
5. แผ่น DOS (ควรเป็น version 2.0 ขึ้นไป)

ขั้นตอนการใช้งาน

1. นำแผ่น DOS ใส่เข้าไปในเครื่องขั้ว A แล้วเปิดสวิทซ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
สวิทซ์เครื่องมอนิเตอร์ หลังจากเครื่องตรวจสอบหน่วยความจำภายในเครื่องแล้ว เครื่องขั้ว
คิสต์จะหมุนสักครู่แล้วปรากฏข้อความตามรูปที่ 1 ให้ผู้ใช้บอการค้าวันที่และเวลาให้แก่เครื่อง
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่มีสัญญาณไฟภายในเครื่องแล้วก็ไม่ต้องจำเป็นให้กด ENTER

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Current Date is Mon 4-16-1990

Enter new date (mm-dd-yy) :

Current time is 20:56:11.01

Enter new time

The IBM Personal Computer DOS

version 3.30 (c) copyright International Business Machine

(c) copyright Microsoft Corp 1981,1986

A >

รูปที่ 1

2. ขณะนี้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) อยู่ในสภาวะพร้อมที่จะทำงานแล้ว ในกรณีที่ใช้ DOS จากฮาร์ดดิสก์ หลังจากให้ค่าเวลา และวันเดือนปีแก่เครื่องแล้ว เครื่องหมายสุดท้ายจะเป็น C> ให้พิมพ์ต่อว่า A: (ตามด้วยการกด ENTER)

3. นำแผ่น DOS ออกแล้วนำแผ่นโปรแกรม MIXED DESIGN ใส่ไว้ในเครื่องขับ A แล้วพิมพ์ดังนี้

A > CMD (ตามด้วยการกด ENTER หนึ่งทุกครั้งที่ให้คำสั่งแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องตามด้วยการกด ENTER ทุกครั้ง ซึ่งต่อไปจะไม่กล่าวอีก)

รอสักครู่บนจอภาพจะปรากฏข้อความตามรูปที่ 2

4. ในกรณีที่เริ่มเปิดเครื่องโดยมีแผ่นโปรแกรม MIXED DESIGN อยู่ในเครื่องขับ A แล้ว การทำงานขั้นต้นทั้งหมดจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพราะแผ่นโปรแกรมสามารถบูตได้ด้วยตัวเอง (Bootable) และมีไฟล์ AUTOEXEC.BAT ซึ่งจะเรียกการทำงานของโปรแกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DATE : 27/4/1990
TIME : 8:56:32

KING MONKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
CONSTRUCTION TECHNOLOGY DEPARTMENT

=====

CONCRETE MIXED DESIGN

=====

programmed by Mr. Wisit Junyapanich

press ANY KEY to continue

รูปที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. เมื่อกดแป้นของคีย์บอร์ด จอภาพจะ เปลี่ยนเป็นเมนูหลักของการทำงานของโปรแกรม ตามรูปที่ 3

MAIN MENU

1. CONCRETE MIXED DESIGN
2. RESULT DISPLAY
3. EXIT

select ==>

รูปที่ 3

โปรแกรมจะรอให้เราเลือกคำสั่งคือ

กดแป้น 1 หรือ C (หรือ c ก็ได้) จะเป็นการเข้าสู่คำสั่งหาค่า mix design ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักของโปรแกรม MIXED DESIGN

กดแป้น 2 หรือ R (หรือ r ก็ได้) จะเข้าสู่คำสั่งการแสดงผลคำตอบที่ได้เก็บเป็นไฟล์ข้อมูลไว้

กดแป้น 3 หรือ E (หรือ e ก็ได้) จะเป็นการจบการทำงานของโปรแกรม MIX DESIGN และกลับไปสู่การทำงานของ OPERATING SYSTEM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายละเอียดของแต่ละคำสั่ง

1. CONCRETE MIXED DESIGN เป็นการทำงานหลักของโปรแกรมการทำงานของโปรแกรมส่วนนี้อยู่ในลักษณะของการถามค่าข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้คำนวณออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต เมื่อเข้าสู่คำสั่งจะมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

1.1 ให้ชื่อโครงการ

บนหน้าจอจะแสดงข้อความตามรูปที่ 4

ENTER PROJECT NAME ==>

รูปที่ 4

หมายถึงให้ผู้ใช้ใส่ชื่อโครงการของงานออกแบบส่วนผสมครั้งนี้ ตัวอย่าง เช่น

ENTER PROJECT NAME ==> Site at Soi 10

รูปที่ 5

(ต่อไปนี้ส่วนที่ขีดเส้นใต้หมายถึง ข้อความที่ป้อนโดยผู้ใช้)

โดยมีข้อกำหนดว่าชื่อโครงการจะใส่เป็นตัวอักษรได้ไม่เกิน 20 ตัว การใส่ชื่อโครงการมีประโยชน์เมื่อผู้ใช้เก็บข้อมูลของคำตอบ (save result) เอาไว้เป็นไฟล์ (file) ซึ่งเมื่อนำเอาไฟล์กลับมาดู (โดยใช้คำสั่ง 2. result display จากเมนูหลัก) ผู้ใช้ก็สามารถทราบนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มารกทราบได้ง่ายว่าเป็นของโครงการอะไร อีกทั้ง เป็นหัวข้อชื่อโครงการเมื่อนำเอาผลมาพิมพ์แสดงคำตอบทาง เครื่องพิมพ์

ด้วยเหตุนี้ควรตั้งชื่อไฟล์ของโครงการ กับชื่อโครงการเป็นชื่อเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงในภายหลัง

1.2 ให้ค่ารับกำลังอัดประลัยที่ต้องการ

หลังจากการผ่านขั้นตอนที่ 1.1 ไปแล้วโปรแกรมจะแสดงคำถามคือ

ENTER REQUIRE STRENGTH < Ksc >

Cylinder Test Fc' at 28 days ==>

หมายถึง ให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลของค่ารับกำลังอัดของคอนกรีตที่ต้องการ โดยหมายถึงค่ารับกำลังอัดประลัยของตัวอย่างแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด 15 * 30 ซม. เมื่อคอนกรีตมีอายุ 28 วัน ภายใต้การบ่มคอนกรีตอย่างดี โดยใช้หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

1.3 ป้อนค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์

หลังจากให้ค่ารับกำลังอัดประลัยแล้ว โปรแกรมจะแสดงค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ ซึ่งเก็บไว้ในไฟล์ชื่อ cement.dta และถามว่าจะใช้ค่าความถ่วงจำเพาะดังกล่าวหรือไม่ ดังรูปที่ 6


ถ้าผู้ใช้ต้องการค่าใหม่ ก็ให้ตอบ y โปรแกรมจะถามค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ที่ต้องการ ผู้ใช้ก็ป้อนค่าที่ต้องการให้แก่โปรแกรม โปรแกรม MIX DESIGN จะเก็บค่านีกลงในไฟล์ชื่อ cement.dta แทนค่าที่มีอยู่เดิม ดังนั้นในการใช้งานครั้งต่อไปโปรแกรมเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แกรมจะนำค่าดังกล่าวมาใช้

อนึ่งค่าความกว้างจาเพาะของซีเมนต์ของซีเมนต์ที่อยู่ในไฟล์ ชื่อ cement.dta นั้นจะมีค่าเป็น 3.15 ซึ่งเป็นค่าใช้งานโดยปกติ ของปูนซีเมนต์บอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนค่าความกว้างจาเพาะของซีเมนต์อีก

1.4 ให้ค่าคุณสมบัติของมวลรวมละเอียด (FINE AGGREGATE)

โปรแกรม MIXED DESIGN จะแสดงเมนูย่อยให้เลือก 2 แบบคือ



รูปที่ 7

1.4.1 USER INPUT DIRECTLY

หมายถึงให้ผู้ใช้เลือกที่จะให้ค่าคุณสมบัติของมวลรวมละเอียดเอง โดยที่

คุณสมบัติของมวลรวมละเอียดที่โปรแกรมต้องการค่าคือ

1. Specific gravity
2. Fineness modulus
- 3. Moisture content (%)

(อ่านคำอธิบายของค่าทั้งสามได้ในเรื่องการกำหนดส่วนผสมของคอนกรีต)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หลังจากให้ค่าทั้งสามแล้ว โปรแกรมจะถามว่าต้องการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้หรือไม่ โดยจะเก็บไว้ในรูปของไฟล์ ซึ่งถ้าตอบตกลง (ตอบ y) โปรแกรมจะถามชื่อของไฟล์ข้อมูล ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ในครั้งต่อไปได้ (อ่านรายละเอียดในหัวข้อ 1.4.2)

ชื่อไฟล์ที่ผู้ใช้ตั้งขึ้นนั้น จะเป็นไปตามหลังการตั้งชื่อไฟล์ของ OPERATING SYSTEM ที่ควบคุมการทำงานของโปรแกรมอยู่ (อ่านรายละเอียดในภาคผนวก ข)

อนึ่งถ้าเราต้องการให้ข้อมูลนำไปเก็บยัง disk drive อื่นที่ไม่ใช่ drive ใช้งาน (หมายถึง drive ที่ไม่ใช่แผ่น โปรแกรม MIXED DESIGN) ผู้ใช้ต้องระบุลงไปที่หน้าชื่อไฟล์ด้วยว่าเป็น drive ไหน สำหรับขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวถึงแสดงไว้ตามรูปที่ 8

FINE AGGREGATE

Specific gravity = 2.5

Fineness modulus = 2.7

Moisture content (%) = 3.52

ACCEPT ABOVE <y/n> y

DO you want to save this data (y/n) y

ENTER NAME OF FILE==> PETBUSI.SAN

รูปที่ 8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4.2 DATA FROM FILE

หมายถึงผู้ใช้จะใช้ข้อมูลของมวลรวมละเอียดจากไฟล์ข้อมูลในแผ่นโปรแกรม ซึ่งอาจเป็นไฟล์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (สร้างจาก 1.4.1) หรือไฟล์ที่มีอยู่แล้วในแผ่นโปรแกรม เมื่อผู้ใช้เลือกข้อที่จะใช้ data from file จอภาพจะแสดงการทำงานดังรูปที่ 9

ENTER NAME OF FINE - AGGREGATE FILE

for example => b: KMIT.SAN

=> b: RAJBURI.SAN

รูปที่ 9

ถ้าไฟล์ที่ผู้ใช้เลือกนั้นอยู่ในแผ่น diskette อื่นที่ไม่ใช่แผ่นใช้งาน(แผ่นโปรแกรม MIXED DESIGN) ผู้ใช้ต้องกำหนดชื่อ drive ที่มีไฟล์นั้นอยู่หน้าชื่อไฟล์ด้วย จากรูปที่ 9 ผู้ใช้เรียกไฟล์ชื่อ rajburi.san จากแผ่น diskette ที่ B

ถ้าในกรณีที่โปรแกรมหาชื่อไฟล์ที่เราเรียกไม่พบ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดเช่น ใส่ชื่อไฟล์ผิดหรือกำหนด drive ผิด โปรแกรมจะฟ้องว่าหาไฟล์ไม่พบ(FILE NOT FOUND) และให้ผู้ใช้ใส่ชื่อไฟล์ใหม่จนกว่าโปรแกรมจะหาไฟล์พบ

1.5 ให้ค่าคุณสมบัติของมวลรวมหยาบ(COARSE AGGREGATE)

เช่นเดียวกับขั้นตอนการให้ข้อมูลของมวลรวมละเอียดคือมีเมนูย่อยให้เลือก 2

แบบคือ

 COARSE AGGREGATE
 #####

Specific gravity = 2.90

Bulk Unit Weight (Kg/Cu.m) = 1650

Moisture content (%) = 1.50

Max. size of aggregate (inch.) = 2

ACCEPT ABOVE <y/n> Y

Do you want to save this data (y/n) Y

ENTER NAME OF FILE==> SARABURI.ROC

รูปที่ 10

ENTER NAME OF COARSE AGGREGATE FILE

for example => b:korat.roc

=> SARABURI.ROC

รูปที่ 11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5.1 USER INPUT DIRECTLY

เช่นเดียวกับขั้นตอนของมวลรวมละเอียดแต่มีข้อแตกต่างกันคือคุณสมบัติมวลรวมละเอียดที่โปรแกรมต้องการทราบมี

1. Specific Gravity
2. Bulk Weight Units (Kg/m³)
3. Moisture Content (%)
4. Maximum Size of Coarse Aggregate (Inch)

(อ่านคำอธิบายของค่าทั้งสามในเรื่องการกำหนดส่วนผสมของคอนกรีต)

รายละเอียดในด้านอื่นก็เช่นเดียวกับหัวข้อ 1.4.1 แต่มีการแสดงผลตาม

รูปที่ 10

1.5.2 DATA FROM FILE.

รายละเอียดเช่นเดียวกับหัวข้อ 1.4.2 แต่มีการแสดงผลตามรูปที่ 11

1.6 ให้ค่าความยุบตัวของคอนกรีต (Slump of Concrete)

โดยที่จอภาพจะแสดงข้อความดังรูปที่ 12

ENTER REQUIRED SLUMP c.m.

enter 0 for slump instruction

รูปที่ 12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. DISPLAY RESULT

เป็นการนำเอาไฟล์ของคำตอบที่เกิดจากการสร้างไฟล์ของการทำงานในช่วงการ
แสดงผลการคำนวณ (1.7) นำมาแสดงผล

3. EXIT

เป็นทางเลือกสำหรับการจบโปรแกรม CONCRETE MIXED DESIGN



บทที่ 4

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาการทางานของโปรแกรมการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต ตามวิธี Modified ของชลประทานซีเมนต์ ผลการคำนวณออกแบบส่วนผสมที่ได้ และผลการทดลอง เพื่อยืนยันการใช้งานพบว่า โปรแกรมนี้ให้ค่าความถูกต้องของค่าตบ และความรวดเร็วในการทางานสูง และทำให้ประหยัดเวลาที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตได้มาก

อย่างไรก็ตามพบว่าโปรแกรมมีข้อจำกัดหลายประการในการทางาน และอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการทางานได้ โดยแยกสาเหตุออกมาได้เป็น

1. สาเหตุจากวิธีที่ใช้ในการออกแบบ

1.1 การออกแบบที่กำลังอัดประลัยจำกัดอยู่ในช่วง 175 - 460 Ksc. เท่านั้น โดยที่การออกแบบให้รับกำลังมากกว่า 460 Ksc. ค่า water cement ratio จะน้อยกว่าค่าที่ยอมให้ในการออกแบบ และมีผลให้ความสามารถในการทางานต่ำมาก ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในสนาม

1.2 ค่าการยุบตัวที่นำมาใช้ออกแบบส่วนผสมอยู่ในช่วง 2.5 - 15.0 เท่านั้น ถ้าค่าที่ออกแบบไม่อยู่ในช่วงนี้ ผลที่ได้อาจจะผิดพลาดและไม่อาจยอมรับความถูกต้องได้

2. สาเหตุจากความสามารถของคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

2.1 การตั้งชื่อไฟล์สามารถตั้งได้สูงสุดเพียง 8 ตัวอักษรเท่านั้น แม้จะเพิ่มที่ส่วนขยายได้อีก 3 ตัวอักษรแต่ก็ยังไม่เพียงพอ และอาจใช้ผิดพลาดได้

2.2 การแปลงค่าจากตารางและกราฟ อาจไม่ถูกต้องแม่นยำในทุกตำแหน่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แม้ว่าโปรแกรมจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานโดยปกติ สุดท้ายนี้ขอ
 เน้นว่าส่วนผสมของคอนกรีตที่ได้จากการคำนวณไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม เป็นอัตราที่คำนวณมา
 จากเกณฑ์ต่างๆ โดยประมาณทั้งสิ้น ดังนั้นต้องนำส่วนผสมนี้ไปทดลองผสมจริง และดูผลของกา
 ลังของคอนกรีตที่ได้ตลอดจนความยากง่ายในการทำงาน แล้วจึงปรับส่วนผสมให้เหมาะ
 สมอีกครั้งหนึ่ง



ภาคผนวก ก

ประวัติภาษาปาสคาล

ภาษาปาสคาล (Pascal) แตกต่างจากภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงอื่น ๆ ตรงที่ภาษาเหล่านี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ภาษาปาสคาลถูกออกแบบมาเพื่อเป็นภาษาสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรมโดยที่ ดร.เวียร์ท (Professor Doctor Niklaus Wirth) แห่ง Swiss Federal Institute of Technology ซึ่งเป็นผู้สร้างภาษานี้เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2514 ได้กล่าวว่า " เพื่อให้มีภาษาสำหรับฝึกเขียนโปรแกรมอย่างมีระบบและระเบียบ จึงได้สร้างภาษานี้ขึ้นมา "

แต่ตัวภาษาปาสคาลเองมีสมรรถนะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอื่น ๆ และดีกว่าหลายภาษาด้วยซ้ำ การศึกษาภาษาปาสคาลจึงได้ทั้งภาษาที่ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงและการเขียนโปรแกรมอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในภาษาสูงอื่น ๆ และภาษาเครื่อง รวมทั้งซอฟต์แวร์ก็สำเร็จรูปเช่น ดีเบส ต่อไปได้

ชื่อภาษาคือคำว่า Pascal ก็แตกต่างกับภาษาอื่น ที่ส่วนมากเป็นคำย่อ เช่น BASIC ย่อมาจาก Beginners' All-Purpose Symbolic Instruction Code ส่วนภาษา FORTRAN ย่อมาจาก Formular Translation คำว่า Pascal ดร.เวียร์ท ได้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ Blaise Pascal (พ.ศ. 2165-2205) นักคณิตศาสตร์ และปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสผู้สร้าง เครื่องคิดเลขเป็นคนแรกของโลก

ตัวภาษาปาสคาลได้พัฒนามาจากภาษา ALGOL (Algorithmic Language) จึงมีส่วนคล้ายกันมาก นอกจากนี้ ดร.เวียร์ท ยังได้พัฒนาภาษาต่อจากภาษาปาสคาลให้ชื่อว่า MODULA 2 กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้ภาษาปาสคาลเป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาษาใหม่ให้ชื่อว่า ADA (เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิง Ada Augusta Lovelace

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก) ซึ่งคาดว่าจะ เป็นภาษาที่สำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในอนาคต แต่เป็นภาษาที่ใหญ่มี่โครงสร้างสลับซับซ้อน วิธีที่ดีคือทำความเข้าใจกับภาษาบาส
คาลก่อน การศึกษาภาษาบาสคาลจึง เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จำเป็นสำหรับปัจจุบันและอนาคต



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข

การตั้งชื่อแฟ้มของ DOS

ในแผ่นแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก (ฮาร์ดดิสค์) แต่ละอันสามารถบรรจุข้อมูลได้หลาย ๆ แฟ้ม ทั้งนี้ต้องมีชื่อไม่ซ้ำกันในแต่ละแผ่นเดียวกัน ข้อกำหนดของการตั้งชื่อแฟ้มมีดังนี้

1. ชื่อของแฟ้มต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
2. มีความยาวได้ตั้งแต่ 1 ถึง 8 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรคระหว่างชื่อ
4. ไม่มีเครื่องหมายต้องห้าม 14 อย่างดังต่อไปนี้

" / \ [] : | < > + * = ; , .

การตั้งชื่อแฟ้มในข้อกำหนดข้อ 2 กำหนดให้ความยาวของชื่อต้องไม่มากกว่า 8 ตัวอักษร ดังนั้นหากจำเป็นต้องตั้งให้ชื่อยาวกว่านี้ก็สามารถกำหนดชื่อไว้ในส่วนขยายที่เรียกว่า extension คือเติมจุดและตามด้วยตัวอักษรได้อีก 3 ตัว

ควรตั้งชื่อให้เข้าใจได้ง่ายว่าเป็นที่เก็บข้อมูลของอะไร เช่น ข้อมูลคุณสมบัติของทรายจากจังหวัดราชบุรี อาจจะต้องเป็น RAJBURI.SAN หรือ คุณสมบัติของหินจากสระบุรีอาจตั้งชื่อเป็น SARABURI.ROC เป็นต้น

ภาตผนวก ค

แสดงโปรแกรม CONCRETE MIXED DESIGN



```

program concrete_mix_design;
uses crt,dos,printer;
procedure demo;
type instring = string[12];
var strength,water :integer;
    weight,fineness,moisture,
    c_weight,unitweight,c_moisture,c_size,size,
    stonevolume,
    wc,cementweight,volumeofcement,
    volumeofair,
    volumeofwater,finalwater,
    volumeofstone,stoneweight,waterinstone,finalstone,
    volumeofsand,sandweight,waterinsand,finalsand,
    totalmoisture,totalweight,
    cementgravity,slump,dummy,percentair :real;
    select,c_select : char;
    waite : char;
    project_name,result_finane,c_finane,finane,dummystring : instring;
    year,month,date,day,h,m,s,f : word;

procedure beep;
begin    sound(1500);delay(300);nosound; end;

procedure error;
begin
    begin    gotoxy(1,22);beep;
            write('          INPUT ERROR ..... PROGRAM " STOP " ');
            halt;
            end;
end;

procedure screen;
begin
    clrscr;highvideo;beep;
    getdate(year,month,date,day);gettime(h,m,s,f);
    gotoxy(55,1);writeln('DATE : ',date,'/',month,'/',year);
    gotoxy(55,2);writeln('TIME : ',h,':',m,':',s);
    writeln;
    writeln('          KING MONKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG ');
    writeln('          CONSTRUCTION TECHNOLOGY DEPARTMENT ');writeln;
    writeln('=====');
    writeln('          CONCRETE MIX DESIGN          ');writeln;
    writeln('=====');
    writeln ;
    writeln('          programmed by Mr. Wisit Junyapanich');
    gotoxy(1,21);lowvideo;
    writeln('          press ANY KEY to continue ');
    waite := readkey;
    clrscr;highvideo;
end;

procedure getstrength;
begin
    writeln(' ENTER REQUIRED STRENGTH < Esc > ');
    writeln;writeln;lowvideo;
    write(' Cylinder Test Fc' at 28 days      ==> ');{$I-} readln(dummy);{$I+}
    if ioresult (>) 0 then error;
    if (dummy >460) or (dummy <175) then
        begin    writeln;beep;
                writeln(' *** OUT OF LIMITS TO GET CORRECT ANSWER *** ');
        end;
end;

```

```

        writeln;getstrength;
    end;
    strength := trunc(dummy);
end;

procedure helpforslump;
begin clrscr;gotoxy(1,5);
writeln('
writeln('      .      TYPE OF CONCRETE WORK      .      SLUMP (Cm.)      .');
writeln('      .      .      .      .      Max      *      Min      .');
writeln('      .      .      .      .      .      .      .');
writeln('      .      .      .      .      .      .      .');
writeln('      .      Footing , R.C. wall      .      8.0      *      2.5      .');
writeln('      .      Footing(no reinforced)      .      8.0      *      2.5      .');
writeln('      .      Sumerged Cnstruction      .      8.0      *      2.5      .');
writeln('      .      R.C. Beam & Floor      .      10.0      *      2.5      .');
writeln('      .      R.C. Column      .      10.0      *      2.5      .');
writeln('      .      R.C. Road      .      8.0      *      2.5      .');
writeln('      .      Mass Concrete      .      5.0      *      2.5      .');
writeln('      .      .      .      .      .      .      .');
gotoxy(40,20);write(' press ANY KEY ');readln;
end;

```

```

procedure read_resultfile;
type result = record
    name : string[12];
    cement : real;
    water : real;
    sand : real;
    stone : real;
end;
var  temfi : file of result;
    mydata : result;
label 885;

begin
    885:clrscr;
    highvideo;
    gotoxy(1,5);
    write('      ENTER NAME OF RESULT FILE      ==>      ');readln(result_finame);
    if result_finame = '' then goto 885;
    assign(temfi,result_finame);
    {$i-} reset(temfi); {$i+}
    if ioresult <> 0 then
        begin
            beep;
            writeln;writeln('      ; ; FILE NOT FOUND ; ; ');
            gotoxy(40,20);write(' press ANY KEY ');readln;
            goto 885;
        end;
    read(temfi,mydata);
    with mydata do
        begin
            project_name := name;
            cementweight := cement;
            finalwater := water;
            finalsand := sand;
            finalstone := stone;
        end;
    close(temfi);
end;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

procedure cementdata:
var  afi : file of real;
    data : real;
    answer : char;
begin
    assign(afi,'cement.dta');
    reset(afi);
    read(afi,data);
    cementgravity := data;
    close(afi);
clrscr;gotoxy(10,5);writeln('CEMENT  : Specific Gravity = ',cementgravity:4:2);
    gotoxy(10,8);write('      Do you want to change <y/n> ');readln(answer);
    if upcase(answer) = 'Y' then
        begin gotoxy(10,15);write('CEMENT  : Specific Gravity = ');readln(cementgravity);
            reset(afi);write(afi,cementgravity);close(afi);
        end;
end;

```

```

procedure water_cement_ratio(var strength:integer);
begin
    case strength of
        400..460 : wc := 0.39 - ((strength-400)/1500);
        386..399 : wc := 0.395;
        340..385 : wc := 0.45 - ((strength-340)/900);
        300..339 : wc := 0.5 - ((strength-300)/800);
        265..299 : wc := 0.55 - ((strength-265)/700);
        230..264 : wc := 0.60 - ((strength-230)/700);
        200..229 : wc := 0.65 - ((strength-200)/600);
        175..199 : wc := 0.7 - ((strength-175)/500);
    end;{case}
end;

```

```

procedure savefile(weight : real;fineness :real;mois : real);
type sand = record
    specific_gravity : real;
    fineness_modulus :real;
    moisture :real;
end;
var  fi_name : string[15];
    fi : file of sand;
    myfi : sand;

begin {save file}
    writeln;writeln;write('  ENTER NAME OF FILE .....====> ');
    readln(fi_name);
    assign(fi,fi_name);
    rewrite(fi);
    with myfi do
        begin
            specific_gravity := weight;
            fineness_modulus := fineness;
            moisture := mois;หรือการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
        end;
        write(fi,myfi);
        close(fi);

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
end;
```

```
procedure c_savefile(projectname : instring;gravity : real;unitweight :real;mois : real;size :real);
type stone = record
    pro_name :string[12];
    c_specific_gravity : real;
    bulk_unit_weight :real;
    c_moisture :real;
    c_size : real;
end;
var filename : string[15];
    fi : file of stone;
    myfi : stone;
```

```
begin (c_savefile)
    writeln;writeln;write(' ENTER NAME OF FILE .....===> ');
    readln(filename);
    assign(fi,filename);
    rewrite(fi);
    with myfi do
        begin
            pro_name := projectname ;
            c_specific_gravity := gravity;
            bulk_unit_weight := unitweight;
            c_moisture := mois;
            c_size := size;
        end;
    write(fi,myfi);
    close(fi);
end;
```

```
procedure fine_aggregate;
var q , w :char;
label 395;
begin
    395 :clrscr;
    writeln;writeln;writeln;
    writeln(' ***** ');
    writeln(' PINE AGGREGATE ');
    writeln(' ***** ');
    writeln;writeln;writeln;
    write(' Specific gravity = ');
    readln(weight);writeln;
    write(' Pineness modulus = ');
    readln(fineness);writeln;
    write(' Moisture content (%) = ');
    readln(moisture);
    writeln;writeln;writeln;
    write(' ACCEPT ABOVE <y/n> ');readln(w);
    if upcase(w) = 'N' then goto 395;writeln;
    write(' DO you want to save this data (y/n) ');readln(q);
    if upcase(q) = 'Y' then savefile(weight,fineness,moisture);
end;
```

```
procedure coarse_aggregate;
var l,r :char;
label 784,111;
begin
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 หากมีการนำเอกสารนี้ไปใช้ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

784:clrscr;
writeln;writeln;writeln;
writeln('#####');
writeln('          COARSE AGGREGATE ');
writeln('          #####');
writeln;writeln;writeln;
write('    Specific gravity      = ');
readln(c_weight);writeln;
write('    Bulk Unit Weight (Kg/Cu.m) = ');
readln(unitweight);writeln;
write('    Moisture content (%)      = ');
readln(c_moisture);writeln;
l11:write('    Max. size of aggregate (inch.) = ');
readln(size);
if (size < 0.35) or (size > 6) then
begin
    writeln;write('          it is not acceptable size ..... and make error of designing ');
    writeln;writeln('          use size between 0.35 to 6 inch. ');
    goto l11;
end;
if (size >= 0.35) and (size < 0.40) then c_size := 0.375;
if (size >= 0.40) and (size < 0.60) then c_size := 0.5;
if (size >= 0.60) and (size < 0.85) then c_size := 0.75;
if (size >= 0.85) and (size < 1.25) then c_size := 1.0;
if (size >= 1.25) and (size < 1.75) then c_size := 1.5;
if (size >= 1.75) and (size < 2.50) then c_size := 2;
if (size >= 2.50) and (size < 4.00) then c_size := 3;
if (size >= 4.0) and (size <= 6.00) then c_size := 6;
writeln;writeln;writeln;
write('    ACCEPT ABOVE (y/n) ');readln(l);writeln;
if upcase(l) = 'N' then goto 784;
write('    Do you want to save this data (y/n) ');readln(k);
if upcase(k) = 'Y' then c_savefile(finame,c_weight,unitweight,c_moisture,c_size);
end;

procedure fromslump(var c_size :real);
var x,y : integer;
type lite = array[0..4,1..8] of word;
    air = array[1..8] of real;
const water_y : lite = ((208,198,183,178,163,153,143,124),
                        (218,205,193,186,170,160,151,131),
                        (227,218,203,193,178,168,158,138),
                        (234,223,208,198,183,173,163,143),
                        (242,227,213,203,188,178,168,148));
    percentair_y : air = (3,2.5,2,1.5,1,0.5,0.3,0.2);
label 345;
begin
345:clrscr;
gotoxy(10,8);highvideo;
write('ENTER REQUIRED SLUMP ==>          c.m. ');
lowvideo;gotoxy(10,12);
write('Enter 0 ..... for SLUMP instruction');gotoxy(40,8);
readln(slump);
if slump = 0 then
begin helpforslump;goto 345;end;
if c_size = 0.375 then y := 1;
if c_size = 0.5 then y := 2;
if c_size = 0.75 then y := 3;
if c_size = 1 then y := 4;
if c_size = 1.5 then y := 5;
if c_size = 2 then y := 6;
if c_size = 3 then y := 7;

```

```

if c_size = 6 then y := 8;
if (slump < 2.5) or (slump > 15) then
  begin
  beep;gotoxy(10,10);
  writeln('OUT OF RANGE TO DESIGN IN THIS METHOD ..... Press any key ');
  normvideo;waite := readkey;
  fromslump(c_size);
  end;

if (slump >=2.5) and (slump <= 5.0) then x :=0 ;
if (slump >5.0) and (slump <7.5) then x :=1;
if (slump >=7.5) and (slump <= 10) then x:=2;
if (slump >10) and (slump <12.5) then x:= 3;
if (slump >=12.5) and (slump <=15.0) then x:=4;
water := water_y[x,y];
percentair := percentair_y[y];
end;

procedure volume_of_stone(var c_size:real;var fineness: real);
begin
if c_size = 0.375 then stonevolume := (-0.1)*fineness + 0.7;
if c_size = 0.5 then stonevolume := (-0.1)*fineness + 0.79;
if c_size = 0.75 then stonevolume := (-0.1)*fineness + 0.89;
if c_size = 1.0 then stonevolume := (-0.1)*fineness + 0.94;
if c_size = 1.5 then stonevolume := (-0.1)*fineness + 1;
if c_size = 2.0 then stonevolume := (-0.1)*fineness + 1.03;
if c_size = 3.0 then stonevolume := (-0.1)*fineness + 1.08;
if c_size = 6.0 then stonevolume := (-0.1)*fineness + 1.14;
end;

procedure fine_aggregate_file;
type sand = record
  specific_gravity : real;
  fineness_modulus : real;
  moisture_content :real;
end;
var infi : file of sand;
mydata : sand;
label 888;
begin
888:clrscr;
highvideo;
gotoxy(5,5);
writeln(' ENTER NAME OF FINE - AGGREGATE FILE ');
lowvideo;writeln;writeln;
writeln(' for example => b:chcnburi.san ');writeln;
write(' => ');
readln(finame);
if finame = '' then goto 888;
assign(infi,finame);
{%-} reset(infi); {%+}
if ioresult (<) 0 then
  begin
  beep;
  writeln;writeln(' FILE NOT POUND ');
  gotoxy(40,20);write(' press ANY KEY ');waite := readkey;
  goto 888;
end;
read(infi,mydata);
with mydata do

```



```

        close(infi)
end;

procedure fine_aggregate_menu;
label 222;
begin
    222:clrscr;
    highvideo;
    gotoxy(30,5);
    writeln('FINE AGGREGATE DATA ');
    gotoxy(30,6);
    writeln('=====');
    lowvideo;
    gotoxy(28,10);
    writeln(' 1. user input directly ');
    gotoxy(28,12);
    writeln(' 2. data from file ');
    gotoxy(40,15);
    highvideo;
    write(' you select => ');
    select := readkey;
    writeln(select);
    case select of
        '1':begin finame := '';fine_aggregate;end;
        '2':fine_aggregate_file;
    else
        goto 222;
    end;{case}
end;

```

```

procedure coarse_aggregate_menu;
label 333;
begin
    333:clrscr;
    highvideo;
    gotoxy(30,5);
    writeln('COARSE AGGREGATE DATA ');
    gotoxy(30,6);
    writeln('*****');
    lowvideo;
    gotoxy(26,10);
    writeln(' 1. user input directly ');
    gotoxy(26,12);
    writeln(' 2. data from file ');
    gotoxy(40,15);
    highvideo;
    write(' you select => ');
    c_select := readkey;
    writeln(c_select);
    case c_select of
        '1':begin
            * c_finame := '';
              coarse_aggregate;
            end;
        '2':coarse_aggregate_file;
    else
        goto 333;
    end;{case}
end;{procedore}

```

```

procedure compute;
begin
  cementweight := water/wc;
  volumeofcement := cementweight / (cementgravity *1000);
  volumeofair := percentair / 100;
  volumeofwater := water / 1000;
  stoneweight := unitweight * stonevolume;
  volumeofstone := stoneweight / (c_weight * 1000);
  volumeofsand := 1 - (volumeofcement + volumeofair + volumeofwater + volumeofstone);
  sandweight := volumeofsand * weight * 1000 ;
  waterinsand := sandweight * (moisture / 100);
  waterinstone := stoneweight * (c_moisture /100);
  totalmoisture := waterinsand + waterinstone;
  finalwater := water - totalmoisture;
  finalsand := sandweight + waterinsand;
  finalstone := stoneweight + waterinstone;

end;

procedure solving;
var n : byte;
begin
  n :=8;
  repeat
    n := n-1;
    clrscr;delay(300);gotoxy(30,12);
    write('S O L V I N G');
    delay(500)
  until n =0;
end;

procedure displayentry;
begin
  clrscr;
  writeln('          DESIGN OF CONCRETE MIXTURE ');
  writeln('          ***** ');writeln;
  writeln('          REQUIRED STRENGTH < KSC > ..... ',strength);
  writeln('          WATER - CEMENT RATIO ..... ',wc:4:2);
  writeln('          SLUMP          < CM.> ..... ',slump:5:2);
  writeln;writeln;
  writeln('          FINE AGGREGATE ');
  writeln('          ----- ');
  writeln('          from ==> ',finane);
  writeln('          specific gravity ..... ',weight:5:2);
  writeln('          fineness modulus ..... ',fineness:5:2);
  write('          moisture content ..... ',moisture:5:2);writeln('          % ');writeln;
  writeln('          COARSE AGGREGATE ');
  writeln('          ----- ');
  writeln('          from ==> ',c_finawe);
  writeln('          specific gravity ..... ',c_weight:5:2);
  write('          bulk unit weight ..... ',unitweight:5:2);writeln('          Kgs/Cu.m ');
  write('          moisture content ..... ',c_moisture:5:2);writeln('          % ');
  write('          maximum size ..... ',c_size:5:2); write('          inch ');
  write('          press any key ');readln;
end;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

    printresult;
    end;
end;
procedure mainmenu;
begin
    gotoxy(1,4);highvideo;
    writeln('=====');
    writeln('
                                MAIN MENU ');
    writeln('=====');
    gotoxy(1,10);
    write('
1. C');lowvideo;writeln('ONCRETE MIXED DESIGN ');writeln;highvideo;
    write('
2. R');lowvideo;writeln('BSULT DISPLAY ');writeln;highvideo;
    write('
3. E');lowvideo;writeln('XIT ');writeln;
    select ==> ');select := readkey;
case select of
    '1','C','c' : exit;
    '2','R','r' : begin
        read_resultfile;
        displayresult;
        readln; demo;
        end;
    '3','E','e' : begin
        clrscr;gotoxy(25,12);
        write(' G O O D L U C K !');
        halt;
        end;
    else mainmenu;
    end; {case}
end; {mainmenu}

begin {demo}
    screen;
    mainmenu;
    clrscr;gotoxy(1,4);
    write(' ENTER PROJECT NAME ==> ');readln(project_name);gotoxy(1,8);
    getstrength;
    water_cement_ratio(strength);
    cementdata;
    fine_aggregate_menu;
    coarse_aggregate_menu;
    fromslump(c_size);
    volume_of_stone(c_size,fineness);
    compute;
    solving;
    displayentry;
    displayresult;
    saveornot;
    printornot;
    demo
end;

begin {main}
    demo;
end.

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

1. บริษัทชลประทานซีเมนต์จำกัด : " เรื่องของคอนกรีต "
2. บุญเลิศ เอี่ยมทัศนาศนา : " เรียนรู้ภาษาปาสคาล ด้วยเทอร์โบปาสคาล 4.0-5.0 "
3. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย : " คู่มือตรวจสอบคอนกรีตของสมาคมคอนกรีตอเมริกัน " ตุลาคม 2530
4. วินิต ช่อวิเชียร : " คอนกรีต เทคโนโลยี "
5. จรัล จินตคามณีศิริกุล และคณะ " วิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบวิธีออกแบบส่วนผสมคอนกรีต โดยวิธี Niles Odemark , ACI , Modified "
6. Orchard, D.F. : Concrete Technology, 2 Ed., John Wiley, New York 1962
7. Gambhir, M.L. : Concrete Technology, Mc Graw-Hill, New Delhi