


อิฐระบบล็อกในตัวโดยใช้คอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
(INTERLOCKING BLOCK USING CONCRETE MIXED RECYCLED PLASTIC)



โดย
นางสาวเขาวรัตน์ ตั้งศิริวิริยะ
นาย อุกฤษ ปังฉิม

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....42405
วัน, เดือน, ปี 20 พ.ศ. 2545

b.....
i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2543

11009715

INTERLOCKING BLOCK USING CONCRETE MIXED RECYCLED PLASTIC



A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF CONSTRUCTION ENGINEERING
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

2000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองโครงการพิเศษ

หัวข้อ โครงการพิเศษ อีฐระบบล็อกในตัวโดยใช้คอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
(INTERLOCKING BLOCK USING CONCRETE MIXED RECYCLED PLASTIC)


นักศึกษา นางสาวเขวาร์ตัน ตั้งดีวิริยะ รหัสประจำตัว 40010626
นายอุกฤษ ปัจฉิม รหัสประจำตัว 40011017

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง
ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.สกุล ห่อวโนทยาน

คณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ	ลายมือชื่อ
อาจารย์สุพจน์ ศรีนิล	
อาจารย์สุวัฒน์ ธิรเศรษฐ์	
อาจารย์สมเกียรติ ขวัญพุกภัย	
อาจารย์ ดร.สกุล ห่อวโนทยาน	

ภาควิชาวิศวกรรมโยธารับรองแล้ว



(ผศ.ดร.แดง เหริยอุสุวรรณ)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2544

หัวข้อโครงการพิเศษ	อิฐระบบล็อกในตัวโดยใช้คอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล INTERLOCKING BLOCK USING CONCRETE MIXED RECYCLED PLASTIC
นักศึกษา	นางสาวเขวรัตน์ ตั้งศิริวิริยะ นายอุกฤษ ปัจฉิม
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร.สกุล ห่อวโนทยาน
ระดับการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2543

บทคัดย่อ

ปฏิญานพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาการก่ออิฐบล็อกระบบล็อกในตัวและทดสอบคุณสมบัติทางด้านกลศาสตร์ของคอนกรีตที่ผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล โดยทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในอัตราส่วนต่างๆ ตามมาตรฐาน ASTM เมื่อได้ข้อมูลการทดสอบทางด้านกลศาสตร์แล้ว ทำการเลือกอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมทั้งด้านน้ำหนักและด้านการรับกำลัง มาใช้ในการทำอิฐบล็อกระบบล็อกในตัว และทำการก่ออิฐเพื่อศึกษาการใช้งานจริง โดยสามารถสรุปได้ว่า การผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลลงในคอนกรีตสามารถช่วยลดน้ำหนักของคอนกรีตลงได้จริงและน้ำหนักของคอนกรีตจะยิ่งน้อยลงเมื่อผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลด้วยอัตราส่วนที่มากขึ้น โดยที่กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตนั้นก็ลดลงตามอัตราส่วนผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน เราจึงสามารถนำคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้มาทำอิฐบล็อกระบบล็อกในตัวได้ โดยเลือกอัตราส่วนผสมที่ 70 % โดยปริมาตรของมวลรวมทั้งหมด

Title : INTERLOCKING BLOCK USING CONCRETE MIXED RECYCLED PLASTIC

Name : MISS.YAOWARAT TANGTIWIRIYA
MR.UKRIS PATCHIM

Field : CONSTRUCTION ENGINEERING

Department : CIVIL ENGINEERING

Faculty : ENGINEERING

Advisor : DR.SAKUL HOVANOTAYAN

ABSTRACT

This project is study the machanism of Interlocking Block System and testing the mechanical qualification of concrete mixed with recycled plastic.By testing the compressive strength of concrete mixed with recycled plasticin several rate under the American Standard of Testing Material (ASTM).Then we choose the percent that suitable with the unit weight and the compressive strength of concrete to make the interlocking block.We can conclude that concrete mixed with recycled plasticcan decrease the weight of normal concrete and compressive strength too.So we can use this concrete mixed with recycled plasticto make the interlocking block by choosing the rate of 70% by volume of total aggregate.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง โดยศึกษาเรื่องการอิฐระบบบล็อกในตัวโดยผสมเม็ดพลาสติกลงในคอนกรีต ซึ่งจำเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ และขอความอุปการะด้านวัสดุที่ใช้ในการทำโครงการพิเศษนี้ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ

1. อาจารย์วิภู ศรีสืบสาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,สจล.
2. คุณสิทธิเดช ปลั่งวุฒิกุล บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด
3. คุณประสิทธิ์ ชาญสิทธิโชค บริษัท พีโตรเคมีกัล ไทย จำกัด
4. คุณประพันธ์ กลองสกุลสุข บริษัท ประพันธ์พลาสติก อินดัสตรี
5. คุณรุ่งระวี ถาวรพานิช บริษัท โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ในความอนุเคราะห์ดังกล่าว นอกจากนี้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงลงได้ หากไม่ได้รับคำปรึกษาจาก อาจารย์ ดร.สกุล ห่อวโนยาน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ผู้ซึ่งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการวิจัยตลอดจนได้กรุณาตรวจสอบโครงการพิเศษนี้

นางสาวเยาวรัตน์ ตั้งติวิริยะ

นายอุกฤษ ปังฉิม

ผู้ประพันธ์

สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	ปกนอก	ก
	ปกใน	ข
	บทคัดย่อ	ง
	กิตติกรรมประกาศ	ฉ
	สารบัญ	ช
	สารบัญตาราง	ญ
	สารบัญรูป	ฎ
1	บทนำ	1
	1.1 สิ่งจูงใจในการศึกษา	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของ โครงการงานพิเศษ	2
	1.3 ขอบเขตของโครงการงานพิเศษ	2
2	ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใช้ในโครงการงาน	3
	2.1 อธิบายชื่อระบบล๊อคในตัว	3
	2.1.1 การแยกประเภทของระบบการก่อดิจิตัล โดยไม่ต้องใช้ปูนก่อ	3
	2.1.2 ข้อได้เปรียบ	4
	2.1.3 ข้อจำกัด	4
	2.2 ผลงานการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาเกี่ยวกับ Interlocking Block	5
	2.2.1 แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาอธิบระบบล๊อคในตัว	6
	2.2.2 การตรวจสอบเกี่ยวกับการทดลอง	8
	2.2.3 แรงอัดตามแนวแกน	8
	2.2.4 แรงเยื้องศูนย์กลาง	10
	2.2.5 แรงยึดหยุ่น	13
	2.3 คอนกรีตมวลเบา	16

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและข้อมูลอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	2.4 คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเบา	18
	2.4.1 ประเภทของมวลรวมเบา	18
	2.4.2 คุณสมบัติของคอนกรีตที่ผลิตจากมวลรวมเบา	22
	2.4.3 ข้อระวังในการใช้งาน	23
	2.5 โฟมคอนกรีต	24
	2.5.1 การผสมโฟมคอนกรีต	24
	2.5.2 คุณสมบัติที่สำคัญของ โฟมคอนกรีต	24
	2.6 คอนกรีตไม่มีส่วนละเอียด	25
	2.7 คุณสมบัติต่างๆ ไปของคอนกรีตเบา	25
	2.8 ข้อดีและข้อเสียของคอนกรีตเบา	26
	2.9 รูปการผลิตคอนกรีตเบา	27
3	วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	28
	3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง	28
	3.1.1 เม็ดพลาสติกกรีซเคลิ	28
	3.1.1.1 พลาสติก	29
	3.1.1.2 พลาสติกกรีซเคลิ	30
	3.1.2 หิน	32
	3.1.3 ปูนซีเมนต์	33
	3.1.4 น้ำ	33
	3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	33
4	การออกแบบและการทำแบบหล่อ	36
	4.1 แนวคิดในการออกแบบ	36
	4.2 การออกแบบและขั้นตอนการทำแบบหล่อ	36

สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	4.3 การประกอบแบบหล่อ	44
5	ขั้นตอนการทดสอบ	48
	5.1 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต	48
	5.2 การทำก้อนอิฐบล็อกและก้อนคอนกรีตทดสอบ	49
	5.3 การทดสอบกำลังรับแรงอัด	51
	5.4 การก่ออิฐ	53
	5.5 ผลการทดสอบ	59
6	วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ	72
	6.1 วิเคราะห์ผลการทดสอบ	72
	6.2 สรุปผลการทดสอบ	73
	6.3 ข้อเสนอแนะ	74
	รายการอ้างอิง	
	บรรณานุกรม	
	ภาคผนวก ก การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต	ผก1
	ภาคผนวก ข การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุผสม	ผข1

สารบัญตาราง

ตารางที่	ชื่อตาราง	หน้า
2.1	กำลังรับแรงอัดของก้อนอิฐและชิ้นส่วนกำแพง	10
2.2	ผลการทดสอบของแรงเยื้องศูนย์กลางด้วย SILBLOCK-1	12
2.3	แรงรับแรงยึดหยุ่นของการก่อ	15
2.4	การเปรียบเทียบหน่วยแรงที่ยอมให้ในแรงยึดหยุ่น	16
2.5	การจำแนกประเภทของคอนกรีตเบาตามการนำไปใช้งาน	17
2.6	ประเภทและคุณสมบัติของมวลรวมเบา	21
2.7	ข้อดี – ข้อเสียของคอนกรีตเบา	26
5.1	การคำนวณส่วนผสมคอนกรีต	49
5.2	ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติก รีไซเคิล 50% โดยปริมาตรของมวลรวมทั้งหมด	60
5.3	ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติก รีไซเคิล 60% โดยปริมาตรของมวลรวมทั้งหมด	61
5.4	ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติก รีไซเคิล 70% โดยปริมาตรของมวลรวมทั้งหมด	62
5.5	ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติก รีไซเคิล 80% โดยปริมาตรของมวลรวมทั้งหมด	63
5.6	ค่าโดยเฉลี่ยของผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสม เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ % ต่างๆ	64
6.1	เปอร์เซ็นต์ของหน่วยน้ำหนักที่ลดลงจากคอนกรีตปกติ	73
ผ.ก.1	ค่าการยุบตัวที่เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ	ผก3
ผ.ก.2	วิธีการวัดค่าความสามารถไหลของคอนกรีต	ผก8
ผ.ก.3	ค่าคงที่ k และค่าร้อยละของกำลังอัดที่ต่ำกว่า f_c	ผก11
ผ.ก.4	สรุปลักษณะของการผันแปรของกำลังอัด	ผก12
ผ.ก.5	ค่าความยุบตัวของคอนกรีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างประเภทต่างๆ	ผก13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและเผยแพร่ต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	ชื่อตาราง	หน้า
ผ.ก.6	ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ	ผก15
ผ.ก.7	ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าความชื้นตัวและวัสดุผสมชนิดต่างๆ	ผก15
ผ.ก.8	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน้ำหนักที่ยอมให้ใช้ได้ สำหรับคอนกรีตในสภาวะเปิดเผยรุนแรง	ผก16
ผ.ก.9	ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ และกำลังอัดประลัยของคอนกรีต	ผก16
ผ.ก.10	ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต	ผก17
ผ.ก.11	หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสดโดยประมาณ	ผก17
ผ.ข.1	ขนาดของภาชนะสำหรับวัดหน่วยน้ำหนัก	ผข7
ผ.ข.2	แสดงค่าหน่วยน้ำหนักของน้ำ	ผข9

สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
2.1	การแยกประเภทของระบบการก่ออิฐ โดยไม่ต้องใช้ปูนก่อ	5
2.2	ก)รายละเอียดของระบบ SILBLOCK-1	7
2.2	ข)รายละเอียดของระบบ SILBLOCK-2	7
2.3	ระบบการก่อด้วย SILBLOCK-1	7
2.4	การก่อระบบ T-Joint ด้วยระบบ SILBLOCK-2	8
2.5	หน่วยแรงอัดที่ยอมให้ของระบบการก่อแบบเท่ากับแบบไม่ต้องใช้ปูนก่อ	9
2.6	การจัดการรับแรงอัดเบื้องต้น	11
2.7	ผลกระทบของแรงเบื้องต้นบนความจรับกำลังอัด($e_1/e_2=0$)	13
2.8	ผลกระทบของแรงเบื้องต้นบนความจรับกำลังอัด($e_1/e_2=1$)	13
2.9	การทดสอบแรงยึดหยุ่น	15
2.10	ลักษณะภายใน PUMICE	18
2.11	ลักษณะผิวภายนอกและภายในของ Expanded Clay	19
2.12	มวลรวมเบาประเภท Expanded Shale	20
2.13	Sintered Fly Ash	20
2.14	ลักษณะของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบที่ผลิตจาก PFA	21
2.15	ลักษณะมวลรวมที่ได้จากของเหลือ	22
2.16	การนำมวลรวมเบามาใช้งาน	23
2.17	การผลิตคอนกรีตเบา	27
3.1	โครงสร้างการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในงานด้านพลาสติก	29
3.2	สัญลักษณ์แสดงการแยกชนิดของพลาสติก	31
3.3	ขั้นตอนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล	31
3.4	เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็ก	33
3.5	ช้อนตักคอนกรีต เกรียงและเหล็กกระทุ้ง	34
3.6	เครื่องร่อนแยกหิน	34
3.7	แบบหล่อทรงลูกบาศก์	35

สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
3.8	แบบหล่อก่อนอิฐแบบลึอกในตัว	35
4.1	อิฐแนวข้าง(Strecher Unit)	37
4.2	อิฐแทรก (Jamp Unit	37
4.3	อิฐมุม(Corner Unit)	37
4.4	รายละเอียดของขนาดก้อนอิฐ	38
4.5	รูปแปลนของแบบหล่อ	38
4.6	รูปที่ใช้เพื่อออกแบบแผ่นเหล็กตัดรูปตัว Z และตัว L	39
4.7	แผ่นเหล็กประกอบ (ประกอบจากตัว Z และตัว L แล้ว)	39
4.8	แผ่นเหล็กรองด้านล่าง	40
4.9	แผ่นเหล็กแบบด้านข้าง แผ่นที่ 1	40
4.10	แผ่นเหล็กแบบด้านข้างแผ่นที่ 2	40
4.11	เครื่องตัดแผ่นเหล็ก	41
4.12	เครื่องตัดแผ่นเหล็ก	42
4.13	รูปแสดงหน้าจอที่ตั้ง โปรแกรมของเครื่อง CNC	42
4.14	เครื่อง CNC	43
4.15	แสดงการตัดแผ่นเหล็กด้วยเครื่อง CNC	43
4.16	เทปกาวสองหน้าติด โลหะแบบบางพิเศษของบริษัท 3M	44
4.17	ส่วนประกอบของแผ่นเหล็กตัด	44
4.18	แผ่นเหล็กรองด้านล่างและแผ่นเหล็กด้านข้าง	45
4.19	เหล็กตัว Z และแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยม	45
4.20	การเสียบแผ่นเหล็กตัด	46
4.21	แบบหล่อที่ประกอบเสร็จแล้ว	46
4.22	แบบหล่อคอนกรีต	47
5.1	ขั้นตอนการหล่อบล็อกคอนกรีต	50
5.2	ตัวอย่างก้อนคอนกรีตลูกบาศก์ผสมพลาสติกที่ใช้ทดสอบกำลังอัด	52

สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
5.3	เครื่อง UTM (ใช้ทดสอบกำลังรับแรงอัด)	53
5.4	รูปขยายของอิฐแบบครึ่งก้อนกับแบบเต็มก้อนที่วางในชั้นแรก	54
5.5	การก่ออิฐชั้นแรก	54
5.6	ขยายรายละเอียดของการวางอิฐมุม	55
5.7	การวางอิฐชั้นที่ 2	55
5.8	แสดงการจุ่มอิฐลงในมอร์ต้า	56
5.9	การวางอิฐมุมในชั้นที่ 3	56
5.10	การวางอิฐแทรก	57
5.11	การวางอิฐครึ่งก้อน	57
5.12	รูปขยายการวางอิฐมุมที่ปลายกำแพง	58
5.13	กำแพงที่ก่อด้วยอิฐบล็อกแบบลึอกในตั้	58
5.14	ก้อนคอนกรีตก่อนการทดสอบ	59
5.15	ก้อนคอนกรีตหลังการทดสอบ	59
5.16	กราฟแรงประลัยของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล	65
5.17	ค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล	66
5.18	แผนภูมิแท่งแสดงหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล	67
5.19	ค่ากำลังอัดต่อหน่วยน้ำหนักคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล	68
5.20	แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบหน่วยน้ำหนักของ คอนกรีตเบาชนิดต่างๆ	69
5.21	แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของ คอนกรีตเบาชนิดต่างๆ	70
5.22	แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบค่ากำลังอัดต่อหน่วยน้ำหนัก ของคอนกรีตต่างๆ	71
ผ.ก.1	ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์	ผก7
ผ.ก.2	แผนภาพออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกา	ผก14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบ Interlocking Block หรือ “อิฐบล็อกระบบล็อกในตัว” โดยผสมเม็ดพลาสติกกรีซเคลลงในคอนกรีตที่ใช้ทำบล็อกเพื่อลดน้ำหนักของก้อนอิฐ

1.1 สิ่งจูงใจในการศึกษา

ปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะลดเวลาในการก่อสร้างลง โดยพยายามเร่งรัดขั้นตอนการก่อสร้างในหลายๆ ด้าน ขั้นตอนการก่ออิฐฉาบปูนก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ใช้เวลาในการทำงานมาก เนื่องจากต้องใช้แรงงานคนมากและยังช้าเพราะต้องใช้ปูนในการเชื่อมก้อนอิฐทุกก้อนเข้าด้วยกัน ในเบื้องต้นได้มีการพยายามแก้ปัญหาโดยเพิ่มขนาดของก้อนอิฐ (ใช้อิฐบล็อกแทนอิฐมอญ) แต่ยังคงมีความต้องการที่จะเร่งอัตราการก่อสร้างมากขึ้นไปอีกจึงนำไปสู่การพัฒนาของการก่อสร้างระบบ INTERLOCK ซึ่งเป็นกรก่ออิฐระบบใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้มอร์ต้า ในการเชื่อมต่อก้อนอิฐระหว่างกัน ต่างกับการก่ออิฐในระบบเก่า จึงทำให้ทำงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่า และยังได้หน้างานที่สะอาดอีกด้วย และหากเราพัฒนามากขึ้นไปอีกโดยใช้คอนกรีตที่มีน้ำหนักเบาในการทำก้อนอิฐ ก็จะทำให้งานทำงานง่ายขึ้น รวมทั้งโครงสร้างรับน้ำหนักน้อยลง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม

เนื่องจากการก่ออิฐระบบ INTERLOCK เป็นระบบใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใช้ในประเทศไทย เราจึงควรที่จะศึกษาการนำอิฐระบบนี้มาใช้ ส่วนเม็ดพลาสติกกรีซเคลเป็นวัสดุที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิล การนำเม็ดพลาสติกชนิดนี้มาใช้ จึงเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกของโลกซึ่งไม่สามารถถูกกำจัดไปได้ในเวลาอันสั้น และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้ เราจึงน่าจะลองนำเม็ดพลาสติกกรีซเคลมาใช้ในการผสมกับคอนกรีตเพื่อทำก้อนอิฐบล็อกในตัวนี้ เพื่อช่วยลดน้ำหนักของก้อนอิฐ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาโครงการพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) เพื่อศึกษาถึงวิธีการใช้งานของระบบ Interlocking Block
- 2) สามารถสร้างก้อนอิฐที่มีมวลเบาโดยการผสมเม็ดพลาสติกกรีซเคล็ดได้
- 3) สามารถหาอัตราส่วนของเม็ดพลาสติกกรีซเคล็ดต่อน้ำหนักของคอนกรีต ที่จะทำได้ก้อนอิฐที่มีน้ำหนักเบาและมีความเหมาะสมต่อการรับกำลังในการนำมาทำเป็นก้อนอิฐมากที่สุด (ประมาณ 100-180 ksc จากการทดสอบกำลังอัดด้วยรูปทรงลูกบาศก์)

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

ขอบเขตของโครงการพิเศษนี้คือ

- 1) ศึกษาการก่ออิฐระบบบล็อกในตั้ระบบ SILBLOCK-2 ในเรื่องของวิธีการก่อสร้างและขั้นตอนการก่ออิฐ
- 2) หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการผสมเม็ดพลาสติกกรีซเคล็ดลงในคอนกรีต โดยการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต ซึ่งเป็นคอนกรีตที่ผสมเม็ดพลาสติกกรีซเคล็ดในอัตราส่วน 50% 60% 70% และ 80% ของมวลรวมทั้งหมดโดยไม่ใส่ทราย เพื่อให้คอนกรีตเป็นคอนกรีตเบา (ประเภทไม่มีส่วนผสมละเอียด) ใช้ก้อนคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เป็นก้อนทดสอบ

บทที่ 2

ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใช้ในโครงการ

ในการศึกษาโครงการพิเศษนี้ ประยุกต์จากแนวคิดที่สำคัญ 2 เรื่องด้วยกัน คือ

- 1) อิฐบล็อกระบบล็อกในตัว (Interlocking Block)
- 2) คอนกรีตมวลเบา (Light Weight Concrete)

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 อิฐบล็อกระบบล็อกในตัว (Interlocking Block)

เป็นที่รู้กันดีว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะเร่งรัดขั้นตอนการก่อสร้างที่เป็นส่วนของการก่ออิฐฉาบปูนลง เนื่องด้วยวิธีการทำแบบเดิมต้องใช้แรงงานคนมากและยังช้าเนื่องจากต้องใช้ปูนในการเชื่อมก้อนอิฐทุกก้อนเข้าด้วยกัน ในเบื้องต้นจึงได้มีการพยายามแก้ปัญหาโดยเพิ่มขนาดของหน่วยการก่ออิฐ ใช้บล็อกแทนที่อิฐมอญ เพื่อลดปริมาณจุดเชื่อมต่อก่อนอิฐ โดยใช้ปูนลง ซึ่งในการนี้การใช้ปูนก่อนจะถูกกำหนดให้มีปริมาณจำกัดต่อจำนวนชั้นที่สามารถก่อได้ใน 1 วัน

ต่อมามีความต้องการที่จะเร่งอัตราการก่อสร้างมากขึ้นไปอีก จึงนำไปสู่การพัฒนาของการก่อสร้างในระบบการก่ออิฐแบบใหม่ มีการนำอิฐบล็อกที่ล็อกในตัวแบบพิเศษมาใช้เหมือนกับก้อนอิฐแบบเก่า โดยรับเอาวิธีการฉาบปูนเป็นบางส่วนจากแบบเก่ามาใช้และจำเป็นต้องมีการยึดเหนี่ยวผิวหน้าเป็นอย่างยิ่ง อิฐบล็อกล็อกในตัวนั้นต่างจากก้อนอิฐแบบเก่าในแง่ที่ว่า อิฐแต่ละก้อนอยู่ด้วยกันได้โดยอาศัยลักษณะเด่นของรูปทรงทางเรขาคณิตของแต่ละก้อน โดยไม่ต้องใช้ปูนก่อ

2.1.1 การแยกประเภทของระบบการก่ออิฐโดยไม่ต้องใช้ปูนก่อ

ระบบการก่ออิฐ โดยไม่ต้องใช้ปูนก่อ ได้ถูกพัฒนาและใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก(แตกต่างกันในด้านรูปทรงทางเรขาคณิตของบล็อก, ระบบการล็อก, วัสดุที่ใช้และการประยุกต์ใช้) ดังรูปที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1 อิฐบล็อกสี่เหลี่ยมในตู้ที่ผลิตในทางการค้าส่วนมากจะมีรูปทรง วัสดุที่ใช้และลักษณะทางมิติที่หลากหลาย แต่นับว่าเป็นระบบเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลง เราจึงสามารถแยกประเภทได้อีกเป็น

- 1) อิฐบล็อกสี่เหลี่ยมในตู้อย่างสมบูรณ์ (มีการยึดทั้งในแนวราบและแนวตั้ง)
- 2) อิฐบล็อกที่ล็อกกันเพียงบางส่วน (มีการยึดในแนวตั้ง)


และเพื่อเพิ่มการรับแรงทางด้านข้างจึงได้นำการอัดน้ำปูนมาใช้ด้วย เพื่อเป็นแรงยึดที่ผิวหน้า (โดยใช้ไฟเบอร์กลาสหรือเรซินชนิดเป็นฟิล์มบางๆ)

2.1.2 ข้อได้เปรียบ

ข้อได้เปรียบของระบบการก่ออิฐโดยไม่ต้องใช้ปูนก่อ คือ กำจัดขั้นตอนที่ต้องใช้ปูนก่อออกไป การก่อสร้างทำได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างลดลงและยังช่วยลดความเสียหายเนื่องจากความหลากหลายของฝีมือแรงงานและการซึมผ่านของความชื้นลงด้วย แต่การที่ไม่มีปูนก่อก็ทำให้แรงต้านทานทางด้านข้างในทั้ง 2 แนวแกนในก่อนอิฐหมดไปด้วย โดยจะเริ่มมีการแตกร้าวเนื่องจากแรงกดที่ระดับต่ำกว่ากำลังรับแรงเดิมของมันเอง การมีปูนก่อแบบการก่ออิฐเดิมนั้นทำให้มีแรงต้านทานแรงอัดตามแนวแกนด้วย

2.1.3 ข้อจำกัด

การที่ไม่มีปูนก่อ บังคับให้ต้องมีความคลาดเคลื่อนทางมิติให้น้อยที่สุด สำหรับบล็อกแต่ละก้อน เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าแรงกระจายที่กระทำสามารถถูกส่งผ่านไปยังชั้นถัดๆ ไปได้ ราคาค่าของอิฐบล็อกสี่เหลี่ยมในตู้สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด และยังต้องทำบล็อกรูปร่างพิเศษด้วย (อิฐแทรกและอิฐมุม) การวางแผนงานในตอนเริ่มต้นและการเก็บรายละเอียดอย่างรอบคอบจึงมีความจำเป็นมาก ในระบบที่มีได้มีการล็อกอย่างสมบูรณ์จะต้องมีการยึดเหนี่ยวภายนอกในระหว่างการก่อสร้างด้วย



รูปที่ 2.1 การแยกประเภทของระบบการก่ออิฐโดยไม่ต้องใช้ปูนก่อ

2.2 ผลงานการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาเกี่ยวกับ Interlocking Block

แม้ว่าจะมีการรายงานเกี่ยวกับระบบอิฐบล็อกค้ำในตัวเองจำนวนหนึ่ง ผลการทดลองเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพฤติกรรมของลักษณะภายนอกก็ยังคงมีจำนวนน้อย การพัฒนาเรื่อยๆ มาของอิฐบล็อกค้ำในตัวเอง แสดงให้เห็นว่าอิฐบล็อกค้ำในตัวเองมีรูปร่างหลากหลายมากซึ่งทำให้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยแนวทางเรขาคณิตที่ละเอียดเช่นนั้น (คือมี ลื่นและร่อง) บังคับให้ต้อง


ทำการผลิตโดยใช้เครื่องจักรและด้วยความต่อเนื่องของรอยต่อในแนวตั้งและราบจากด้านในสู่ผิวด้านนอก ทำให้มีการประเมินการว่า จะต้องมีความต้องการที่จะพัฒนาอิฐบล็อกล็อคในตัวให้มีรูปทรงง่ายๆ เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางโครงสร้างและแสดงออกโดยเน้นด้านประโยชน์ใช้สอย

2.2.1 แนวความคิดในการออกแบบและพัฒนาอิฐบล็อกระบบล็อคในตัว

ให้นิยามว่าเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้เป็นมาตรฐาน ระบบการก่อบอิฐบล็อกล็อคในตัว 2 แบบ คือ IITM-SILBLOCK 1-2 (Solid Inter-Locking BLOCK พัฒนาโดยสถาบัน Indian Institute of Technology Madras) ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างซ้ำๆ คือ :

- 1) ความเรียบง่ายของรูปร่าง
- 2) จำนวนที่จำกัดของรูปร่างบล็อกพื้นฐาน
- 3) ล็อคได้โดยไม่ต้องมีลิ้นหรือร่องมาเกี่ยวข้อง
- 4) ล็อคทั้งในแนวตั้งและแนวราบ
- 5) รอยต่อที่ไม่มีความต่อเนื่องจากด้านในสู่ด้านนอก
- 6) เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าง่าระบบอิฐแบบเก่า


ระบบนี้ประกอบด้วยรูปร่างมาตรฐาน 3 แบบคือ ตัวstretcher , ตัวjump , และตัวปีดมุม ซึ่งมี 2 ขนาดคือ แบบเต็มก้อน (200 มม.) และครึ่งก้อน (100 มม.) รายละเอียดของขนาดและภาพแบบไอโซเมตริกของ IITM-SILBLOCK 1-2 แสดงในรูปที่ 2.2 (ก) และ (ข) รูปแบบของแต่ละกลุ่มอยู่ในรูปที่ 2.3 และ 2.4




(ก)

(ข)

รูปที่ 2.2 : (ก) รายละเอียดของระบบ SILBLOCK - 1 : (ข) รายละเอียดของระบบ SILBLOCK - 2




(ก) L-Joint



(ข) T-Joint

รูปที่ 2.3 ระบบการก่อสร้างด้วย SILBLOCK - 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.4 การก่อระบบ T-Joint ด้วยระบบ SILBLOCK – 2

แต่ละกลุ่มเป็นกำแพงที่เริ่มก่อด้วยหน่วยอิฐแบบครึ่งก้อนในด้านหนึ่ง (ด้านในหรือด้านนอกก็ได้) และอิฐแบบเต็มก้อนในอีกด้านหนึ่ง โดยวางบนปูนด้วยเพื่อความแน่นหนา ต่อมาใช้อิฐแบบเต็มก้อนกับทั้งด้านในและด้านนอกและในท้ายที่สุดปิดด้วยอิฐแบบครึ่งก้อน ตัวอย่างของรายละเอียดที่มุมแสดงอยู่ในรูปที่ 2.3 และ 2.4 ช่องที่เป็นรูของตัวบีคิมุมนั้นสามารถอัดน้ำปูนลงไปได้หากต้องการและเพื่อเพิ่มความมั่นใจในขณะก่อ การก่อทั้ง 2 แบบจะมีการยึดเหนี่ยวผิวหน้าโดยใช้สเปรย์มอร์ต้าฉีดด้วยปืนฉีด และ/หรือจุ่มผิวล่างของบล็อกแต่ละก้อนลงในมอร์ต้าเหลวเพื่อช่วยกระจายแรงนับว่าเป็นการใช้ปูนก่อบางๆ

2.2.2 การตรวจสอบเกี่ยวกับการทดลอง

แผนการการทดลองประกอบด้วย การทดสอบอิฐ SILBLOCK ที่ก่อแบบแห้งเพื่อสังเกตพฤติกรรมภายใต้แรงอัดตามแนวแกน,แรงเยื้องศูนย์,และการยึดหยุ่น บล็อกที่ต้องใช้ทั้งหมด (ตัว stretcher 630 ก้อน , ตัวjamb 550 ก้อน) หล่อโดยใช้แบบไม้ วัสดุที่ใช้คือ OPC ที่มีแรงต้านทานการกด 47 Mpa , ทรายแม่น้ำที่มีโมดูลัสความละเอียด 2.78 และมวลรวมบดขนาดใหญ่สุด 12 มม. ส่วนผสมมี 2 แบบคือ 1:2:4 (อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ คือ 0.55) และ 1:3:5 (อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ คือ 0.6) อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ของแต่ละส่วนผสมถูกเลือกมาเพื่อบรรลุการเทลงแบบและเพื่อความเรียบของผิว


2.2.3 แรงอัดตามแนวแกน

ทดสอบโดยใช้ส่วนของผนัง 10 ชั้นของ SILBLOCK-1 (แต่ละส่วนผสมมี 5 ชั้น) และ SILBLOCK-2 5 ชั้นขนาดสูง 600 มม. และยาว 600 มม. เป็นแบบแห้งและมีการหล่อปิดทั้งด้านบนและ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ด้านล่าง ทดสอบในแรงอัดผลของแรงอัดตามแนวแกนแสดงในตารางที่ 2.1 การแตกหักเกิดขึ้นที่ละน้อยโดยเริ่มแตกที่แรงประมาณ 71-74 % เชื่อว่าเนื่องจากผิวระหว่างบล็อกที่อยู่ติดๆ กัน ในระบบการก่ออิฐแบบเก่าการแตกร้าวจะเริ่มจากการแยกทางแนวตั้งของก้อนอิฐที่เกิดจากแรงดึงตามแนวแกนทั้ง 2 แกน ทำให้มีสัมประสิทธิ์ของประสิทธิภาพเพียง(prism-to-brick strength ratio) 0.3-0.4 ผลกระทบนี้ไม่เกิดในการก่ออิฐแบบไม่ต้องใช้ปูน ซึ่งทำให้ได้ผลคือสัมประสิทธิ์ของประสิทธิภาพสูงขึ้น (ตารางที่ 2.1) สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของความหลากหลายของอัตราส่วนรูปร่างระหว่างบล็อกก้อนเดียวกับส่วนของผนัง

การเปรียบเทียบในด้านค่าแรงที่ยอมให้ของการก่ออิฐ SILBLOCK ทำโดยการก่ออิฐบล็อกแบบเก่า (ACI 530-92 และ IS:1905-87) หลังจากใส่ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงสำหรับอัตราส่วน h/t ของส่วนของผนัง [สำหรับอัตราส่วน h/t เท่ากับ 4 ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลง คือ 1.15 (ACI 530)] และ safety factor คือ 4 (รูปที่ 2.5) สำหรับจุดประสงค์เพื่อทำการเปรียบเทียบ, ปูน H₁ และ M₁ ของ IS:1905 ได้ถูกพิจารณาว่าเท่ากับเป็นปูน S และ N ของ ACI 530 สังเกตได้ว่าแรงที่ยอมให้ของแรงอัดตามแนวแกนของอิฐบล็อกที่ล้อยในตัวยาวสูงกว่าอิฐแบบเก่า



รูปที่ 2.5 หน่วยแรงอัดที่ยอมให้ของระบบการก่อแบบเก่ากับแบบไม่ต้องใช้ปูนก่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 2.1 กำลังรับแรงอัดของก้อนอิฐและชิ้นส่วนกำแพง(Anand and Ramamurthy,2000)

Mean block strength (mean of 6 specimens) (MPa)	Walette Strength (Mpa)		Efficiency factor (walette-to-block strength ratio)
	Individual	Mean	
(1)	(2)	(3)	(4)
(a) SILBLOCK-1			
5.42	3.82	3.77	0.70
	3.89		
	3.71		
	3.36		
11.59	4.09	8.97	0.77
	9.17		
	8.89		
	8.84		
6.58	9.16	4.07	0.62
	8.02		
	3.67		
	4.17		
	3.92		
	4.17		
	4.42		

2.2.4แรงเยื้องศูนย์กลาง

ทดสอบโดยใช้ส่วนของผนัง 15 ชิ้น ซึ่งมีอัตราส่วน h/t เท่ากับ 4 (ยาว 400 มม. สูง 600 มม.หนา 1มม.) เป็นแบบ SILBLOCK-1 ทุกๆ 3 ชิ้นจะถูกนำไปทดสอบแรงเยื้องศูนย์กลางที่ 0 , ๑/6, และ ๑/3

- ซึ่ง;
- 1) $e_1/e_2 = 0$ [รูป 2.6 (ก)]
 - 2) $e_1/e_2 = 1$ [รูป 2.6 (ข)]



(ก)

(ข)

รูปที่ 2.6 การจัดการรับแรงอัดเยื้องศูนย์กลาง : (ก) แรงเยื้องศูนย์กลางด้านบน : (ข) แรงเยื้องศูนย์กลางด้านล่าง

สำหรับเงื่อนไข “ flat end ” ผลแสดงอยู่ในตารางที่ 2.2

ซึ่ง; t = ความหนาของหน่วยการก่ออิฐ

e_1 = ระยะเยื้องศูนย์กลางของแรงด้านบน

e_2 = ระยะเยื้องศูนย์กลางของแรงด้านล่าง


เป็นไปตามที่คาดไว้ว่าการเยื้องศูนย์กลางเท่ากับ $t/6$ ได้เกิดการแตกร้าวบนด้านที่ถูกกดตลอดผิวระหว่างบล็อกที่อยู่ต่อเนื่องกัน และที่ $t/3$ การแตกแยกถูกสังเกตเห็นตามแนวผิวของบล็อกที่อยู่ต่อเนื่องกันบนด้านที่ถูกแรงดึงร่วมกับแรงอัดที่ผิว หน่วยแรงอัด f_{mc} (ในบริเวณที่รวมยอด) ถูกคำนวณ (สูตรในตารางที่ 2.2) บนมูลฐานของพฤติกรรมการยืดหยุ่นเชิงเส้นสมมุติให้หน้าตัดเป็นอิฐแข็งที่หน่วยแรงดึงเป็นศูนย์ (Drysdale et. al. 1994 อ้างถึงใน Anand & Ramamurthy, 2000) ดังแสดงในตารางที่ 2.2 พร้อมด้วยอัตราส่วนของหน่วยแรงอัดที่การเยื้องศูนย์กลางที่ให้มาต่อหน่วยแรงอัดตามแนวแกน f_m (คือ, $k = f_{mc}/f_m$) เนื่องจากการยึดกันทางกายภาพของบล็อก, การเพิ่มขึ้นอย่างมากของการแตกหักของโครงสร้าง สำหรับ การเยื้องศูนย์กลางที่ $t/6$ ประมาณ 75-80% เทียบกับ 43% ของการก่ออิฐแบบเก่า (Drysdale and Hamid 1983 อ้างถึงใน Anand & Ramamurthy, 2000)

รูปที่ 2.7 และ 2.8 แสดงการเปรียบเทียบของตัวแปรการลดความจุ (อัตราส่วนของแรงเยื้องศูนย์กลางกับแรงตามแกน) ได้จากการทดสอบบนการก่ออิฐ โดยไม่ต้องใช้ปูนที่ $e_1/e_2 = 0$ และ $e_1/e_2 = 1$


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.2 ผลการทดสอบของแรงเยื้องศูนย์กลางด้วย SILBLOCK – 1 (Anand and Ramamurthy,2000)
 (กำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของก้อนอิฐ = 8.03 Mpa)

Series (1)	Eccentricity		Ultimate Load (kN)		P_u/P_o (6)	f'_{mc} (MPa) (7)	$k =$ f'_{mc}/f'_m (8)
	At top (e_1) (2)	At bottom (e_2) (3)	Individual (4)	Mean (5)			
1	0	0	360 350 365	$P_u = 358.3$	-	5.97 (f'_m)	-
2	t/6	0	340 305 330	$P_u = 325.0$	0.91	10.83	1.81
3	t/6	t/6	340 280 320	313.3	0.87	10.44	1.75
4	t/3	0	170 150 18	166.7	0.47	11.11	1.86
5	t/3	t/3	140 155 130	141.7	0.40	9.45	1.58
Note: $f'_{mc} = \frac{P}{bt} \left(1 + \frac{6e}{t} \right)$ for $0 < e < t/6$ and $f'_{mc} = \frac{P}{bt} \left(\frac{3}{4} \left(1 - 2 \frac{e}{t} \right) \right)$ for $t/6 < e < t/3$							



รูปที่ 2.7 ผลกระทบจากแรงเยื้องศูนย์กลางบนความจุรับกำลังอัด ($e_1/e_2 = 0$)



รูปที่ 2.8 ผลกระทบจากแรงเยื้องศูนย์กลางบนความจุรับกำลังอัด ($e_1/e_2 = 1$)

2.2.5 แรงยึดหยุ่น

ส่วนของผนัง 6 ชั้น เป็น SILBLOCK-1 และ SILBLOCK-2 3 ชั้น ยาว 800 มม. สูง 800 มม. ใช้เพื่อทดสอบแรงยึดหยุ่นตั้งฉากกับความยาวของอิฐและส่วนของผนังในจำนวนเดียวกันยาว 1200 มม. และสูง 800 มม. ใช้เพื่อทดสอบแรงยึดหยุ่นขนานกับความยาวของอิฐ การทดสอบภายใต้แรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

400 kn ภายใต้แรงกระทำ 3 จุด (รูปที่ 2.9)

เมื่อแรงกระทำตั้งฉากกับความยาวของอิฐ แรงดึงจะเกิดในแนวนานกับความยาวของอิฐเนื่องจากเกิดการพังโดยก้อนอิฐแยกออกตามแนวขวาง(หนา 40 มม.) บนด้านรับแรงดึง[คือ ตามแนว A-A ในรูปที่ 2.9(ก)] สำหรับกรณีแรงกระทำขนานกับความยาวของอิฐ แรงดึงจะเกิดในแนวตั้งฉากกับความยาวของอิฐ [ตามแนว B-B ในรูปที่ 2.9(ข)] รอยต่อที่แห้งของอิฐบล็อกที่ล็อกในตัวยอมให้เกิดการหมุนเล็กน้อยในก้อนอิฐเองก่อนที่จะถึงค่าโมเมนต์สูงสุด ค่าหน่วยแรงยึดหยุ่นแสดงอยู่ในตารางที่ 2.3 ซึ่งมีฐานอยู่บนหน้าตัดของด้านที่เกิดการพัง แม้ว่าความต้านทานรวมทั้งหมดของหน้าตัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหน้าตัดผนัง


ตารางที่ 2.3 แสดงถึงหน่วยแรงยึดหยุ่นของการผนังด้วย SILBLOCK-2 ว่าน้อยกว่าการก่อผนังด้วย SILBLOCK-1 บล็อกหน้าตัดรูปตัวไอ สามารถทนต่อผลของการยึดในตัวซึ่งมาจากบล็อกรูป channel ของ SILBLOCK-1 การเปรียบเทียบของค่าหน่วยแรงยึดหยุ่นยอมให้ของระบบการก่ออิฐแบบเก่าสำหรับโค้ด (ACI 530 และ IS:1905) กับที่ได้จากการก่ออิฐบล็อกที่ล็อกในตัว(ใช้ safety factor เท่ากับ 3) ซึ่งได้รับการนำเสนอการศึกษาที่แสดงอยู่ในตารางที่ 2.4

ในระบบการก่ออิฐแบบเก่าการแตกร้าวที่เกิดจากแรงดึงตั้งฉากกับความยาวของอิฐจะมาจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างหน่วยการก่อกับปูนก่อ เนื่องจากหน่วยแรงยึดหยุ่นของบล็อกนั้นสูงกว่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างบล็อกกับปูนความจุการยึดหยุ่นของ SILBLOCK-1 เปรียบเทียบได้ว่าสูงกว่าการก่ออิฐที่ต้องใช้ปูนภายใต้แรงกระทำเดียวกันนี้ ความจุการยึดหยุ่นของการก่ออิฐที่ต้องใช้ปูนนั้นก็สูงกว่าเมื่อแรงดึงขนานกับความยาวของอิฐด้วย เนื่องจากการแตกร้าวขึ้นอยู่กับแรงยึดเหนี่ยวพอๆ กับหน่วยแรงยึดหยุ่นของหน่วยการก่อและการต้านทานแรงบิดของปูนก่อซึ่งต่างกับการก่ออิฐแบบเก่าที่หน่วยแรงการพังหลายของการก่อ SILBLOCK-1 นั้น สูงสำหรับแรงดึงปกติกว่าแรงดึงแบบขนาน ซึ่งอาจจะเนื่องจากแรงต้านทานต่อการแตกร้าวของพื้นที่หน้าตัดที่มากกว่า สำหรับในกรณีง่ายๆ นั้นจะเทียบระหว่างหน้าตัดB-B กับหน้าตัดA-A (รูปที่ 2.9)


Mean compressive strength of block (Mpa)	Tension Normal to Bed Joint		Tension Parallel to Bed Joint	
	(1) Individual	(2) Mean	(3) Individual	(4) Mean
5.42	0.47	0.48	0.21	0.21
	0.49		0.19	
	0.49		0.22	
11.59	0.69	0.68	0.30	0.29
	0.67		0.28	
	0.70		0.30	
(b) SILBLOCK-2				
6.58	0.31	0.31	0.16	0.15
	0.31		0.15	
	0.32		0.15	

ตารางที่ 2.3 แรงรับแรงยึดเหนี่ยวของกรังโก (Anand and Ramamurthy, 2000)

รูปที่ 2.9 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยว (ข) แรงดึงตั้งฉากกับความยาวของอู๊



(ก) แรงดึงขนานกับความยาวของอู๊



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.4 การเปรียบเทียบหน่วยแรงที่ยอมให้ในแรงยึดหยุ่น

Type of construction	Mean block strength (Mpa)	Mortar strength (Mpa)	Allowable Flexural Stress (Mpa)		Remarks
			Tension normal to bed joint	Tension parallel to bed joint	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SILBLOCK-1	5.42	--	0.16	0.07	Mortarless masonry (present study)
	11.59	--	0.23	0.10	
SILBLOCK-2	6.58		0.11	0.05	Mortarless masonry (present study)
conventional masonry		5.2	0.21	0.41	N Mortar (ACI 530-92)
		12.4	0.28	0.55	S Mortar (ACI 530-92)
		17.2	0.28	0.55	M Mortar (ACI 530-92)
	-10.0	5.0	0.07	0.14	M1 Mortar (IS 1905-87)
	-7.5	3.0	0.05	0.10	M2 Mortar (IS 1905-87)

สรุปแล้วก็คือ ระบบการก่ออิฐบล็อกที่ล็อกในตัวนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ นอกจากการก่ออิฐฉาบปูน เนื่องจากมันช่วยเร่งขั้นตอนการก่อสร้างและยังแสดงให้เห็นว่าดีกว่าหรือสามารถเปรียบในทางโครงสร้างบทสรุปต่อไปนี้อยู่บนสิ่งที่สัมพันธ์กัน และนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องเกี่ยวกับตัวแปรในการตรวจสอบ

- 1) ระบบการก่ออิฐบล็อกที่ล็อกในตัวให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับค่าตัวแปรสัมประสิทธิ์ที่สูงขึ้นกว่าในแรงอัดตามแนวแกนของระบบการก่ออิฐแบบเก่า
- 2) การก่อ SILBLOCK ให้ผลของอัตราความจุของแรงเยื้องศูนย์กลางต่อแรงตามแนวแกนที่สูงขึ้นกว่าแบบเก่า
- 3) ความจุรับแรงยึดหยุ่นของการก่อ SILBLOCK แบบมาตรฐานสูงกว่าแบบขนานกับความยาวของอิฐ
- 4) ระบบการยึดในตัวที่ดีกว่าของอิฐบล็อกที่ล็อกในตัวแบบ channel (SILBLOCK-1) เทียบกับแบบตัวไอของ SILBLOCK-2 นำไปสู่การเทียบได้ว่า SILBLOCK-1 มีความจุการรับแรงยึดหยุ่นสูงกว่า
- 5) ประสิทธิภาพของการก่อ SILBLOCK-1 ภายใต้แรงดึงยึดหยุ่นที่ตั้งฉากกับความยาวของอิฐ สามารถเทียบได้กับการก่ออิฐแบบเก่า ในขณะที่จะลดลงในกรณีของแรงดึงที่ขนานกับความยาวของอิฐ

2.3 คอนกรีตมวลเบา(Lightweight Concrete)

ในอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ น้ำหนักส่วนหนึ่งที่ใช้คิดคำนวณหาเนื้อที่หน้าและขนาดของเหล็กเสริมเป็นน้ำหนักของตัวอาคารเอง ซึ่งถ้าหากสามารถทำให้ตัวอาคารมีน้ำหนักเบา ขนาด

โครงสร้างย่อมมีขนาดเล็กลง ทำให้ประหยัดราคาก่อสร้างลงได้มากดังนั้นจึงเริ่มมีความต้องการใช้คอนกรีตเบา ซึ่งเป็นคอนกรีตที่ผลิตขึ้นเช่นเดียวกับคอนกรีตธรรมดา แต่ใช้วัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบากว่าวัสดุปกติ (หิน,ทราย เป็นต้น)

คอนกรีตเบา เป็นคอนกรีตที่นิยมในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ซึ่งนำไปใช้ในการก่อสร้างตั้งแต่ทำเป็นฉนวนกันความร้อน จนถึงใช้เป็นชั้นส่วนโครงสร้าง เช่น พื้น,เสา,คานฐานราก และผนังอาคาร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานโครงสร้างที่สำคัญ คือ ลดน้ำหนักของอาคารส่งผลให้เป็นการประหยัดต้นทุนโดยรวม

สำหรับในประเทศไทย ได้มีการวิจัยและพัฒนาคอนกรีตประเภทนี้มาเป็นเวลานาน แต่ความต้องการใช้งานคอนกรีตเบาในช่วงที่ผ่านมายังมีน้อย ปัจจุบันอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีความสูงเพิ่มขึ้น ผู้ออกแบบได้ให้ความสนใจที่จะใช้คอนกรีตเบานี้มากขึ้น

คอนกรีตเบา คือ คอนกรีตที่มีความหนาแน่นหรือหน่วยน้ำหนักน้อยกว่าคอนกรีตทั่วไป โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ตามวัสดุที่ใช้คือ

- 1) คอนกรีตที่ใ้มวลเบา (Light-Weight Aggregate)
- 2) โฟมคอนกรีต (Aerated or Foam Concrete)
- 3) คอนกรีตที่ไม่มีส่วนละเอียด (No-Fines Concrete)

แต่หากจำแนกคอนกรีตเบาตามการนำไปใช้งาน เราจะสามารถแบ่งคอนกรีตเบาออกได้เป็น 3 ประเภท ดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 การจำแนกประเภทของคอนกรีตเบาตามการนำไปใช้งาน(ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร, 2536)

ประเภท	กำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ (กก./ตร.ม.)	หน่วยน้ำหนัก (กก./ลบ.ม.)
คอนกรีตเบาสำหรับงานโครงสร้าง (Structural Lightweight Concrete)	180-480	1400-1800
คอนกรีตสำหรับงานก่อ (Masonry Concrete)	100-180	500-800
คอนกรีตสำหรับงานฉนวนกันความร้อน (Insulating Concrete)	10-100	น้อยกว่า 800

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเบา

มวลรวมเบา (Lightweight Concrete) มีหน่วยน้ำหนักระหว่าง 60-1000 กก./ลบ.ม. เทียบกับ 1100-1750 กก./ลบ.ม ของมวลรวมปกติ หน่วยน้ำหนักของมวลรวมเบาแต่ละชนิดแวงไว้ในตารางที่ 2.6

2.4.1 ประเภทของมวลรวมเบา

เราสามารถจำแนกมวลรวมเบาออกได้เป็น 4 ชนิด คือ

- 1) มวลรวมเบาที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ หิน Vermiculite, Perlite, Pumice และ Scoria ซึ่งเป็นลาวาที่พองตัวโดยธรรมชาติ เกิดขึ้นเวลาภูเขาไฟระเบิด มวลรวมชนิดนี้ใช้ผสมทำคอนกรีตที่ไม่ต้องการกำลังสูงมากนักและมวลรวมจะดูดซึมน้ำมาก



รูปที่ 2.10 ลักษณะภายใน PUMICE

- 2) มวลรวมเบาที่ได้จากการผลิต เป็นมวลรวมเบาที่ใช้ผลิตคอนกรีตมากที่สุด สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทคือ

2.1) Expanded Clay Aggregate


ได้จากการนำดินเหนียวมาผสมกับสารที่ก่อให้เกิดฟองอากาศและนำไปเผาในหม้อไฟ (Rotary Kiln) ที่ 1200 °C ณ อุณหภูมินี้จะมีการขยายตัวเนื่องจากการเผาไหม้ของสารอินทรีย์เกิดเป็นฟองอากาศอยู่ในเนื้อหิน ลักษณะของหินพวกนี้จะมีรูปร่างกลม, แข็ง ผิวเรียบเนียน แต่เนื้อภายในเป็นโพรงอากาศ

2.2) Expanded Shale Aggregate


ได้จากการนำดินดาน (Shale) มาผสมกับถ่านที่บดละเอียดแล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1200 °C วัสดุดิบจะถูกหลอมรวมกันและจะมีฟองอากาศถูกกักไว้ภายในเนื้อหิน ลักษณะจะเป็นหินที่มีความแข็งแรงมาก หลังจากที่ได้ผสมรวมทั้ง 2 นี้ได้ที่แล้ว จะนำมวลรวมเบาที่ได้ไปย่อยให้ได้ขนาดที่ต้องการ มวลรวมเบาชนิดนี้จะมีความแข็งแรงค่อนข้างดี จึงเป็นที่นิยมใช้ผลิตคอนกรีตเบา

2.3) Sintered Fly Ash

ได้จากการนำเอา Fly Ash หรือ PFA ที่ได้จากการเผาไหม้ของถ่านหินไปทำให้เป็นเม็ดก่อน แล้วจึงนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1400 °C ณ อุณหภูมิที่อุณหภูมิของ Ash จะเกาะกัน ผิวของมวลรวมเบาชนิดนี้ค่อนข้างเรียบ




ภายนอก




ภายใน

รูปที่ 2.11 ลักษณะผิวภายนอกและภายในของ Expanded Clay



รูปที่ 2.12 มวลรวมเบาประเภท Expanded Shale






รูปที่ 2.13 Sintered Fly Ash

- 3) มวลรวมเบาที่ได้จากสารอินทรีย์ ได้แก่ การใช้ไม้หรือพลาสติกบางชนิด ใส่ผสมเข้าไปในคอนกรีต
- 4) มวลรวมที่ได้จากของเหลือของขบวนการผลิต ได้แก่ ถ้ำที่หนัก (Fumace Bottom Ash) ที่ได้จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง หรือ ได้จากการพ่นน้ำไปบน Slag ที่หลอมเหลว อันจะก่อให้เกิดฟองอากาศจำนวนมากในเนื้อ Slag ที่แข็งตัว หลังจากนั้นจะนำไปย่อย เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ

ตารางที่ 2.6 ประเภทและคุณสมบัติของมวลรวมเบา(ซีซวาลย์ เศรษฐบุตร, 2536)

วัสดุ	หน่วยน้ำหนัก (กก./ลบ.ม.)	แหล่งกำเนิด	หน่วยน้ำหนัก (กก./ลบ.ม.)	กำลังอัดรูป (กก./ตร.ซม.)	การดูดซึม (%)
Expanded Clay	550-1050	ทำจากวัสดุธรรมชาติ	1100-1850	180-450	5-15
Expanded Shale					
Fomed Slag	650-900	สังเคราะห์	1100-1850	180-450	5-25
Sintered Fly ash	600-1000	สังเคราะห์	1350-1900	180-450	14-24
Vermiculite	65-200	ทำจากวัสดุธรรมชาติ	400-950	8-35	20-35
Perlite	65-200	ทำจากวัสดุธรรมชาติ	550-800	7-42	10-50
Pumice	-	ธรรมชาติ	800-1300	50-60	สูงมาก
Crushed Stone	1450-1750	ธรรมชาติ	2250-2400	240-550	0.5-2.0




รูปที่ 2.14 ลักษณะของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบที่ผลิตจาก PFA


2.4.2 คุณสมบัติของคอนกรีตที่ผลิตจากมวลรวมเบา

คอนกรีตที่ผลิตจากมวลรวมเบาจะมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) หน่วงน้ำหนัก หรือ ความหนาแน่น 300-1800 กก./ลบ.ม.
- 2) กำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ 4-480 กก./ตร.ซม.
- 3) ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้เท่ากับคอนกรีตปกติ จนถึงสูงกว่าปกติถึง 70 %
- 4) ในปริมาณความสามารถเท่ากันได้เท่ากัน คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเบา จะมีค่ายุบตัวน้อยกว่าคอนกรีตทั่วไป
- 5) การนำความร้อนต่ำ เหมาะที่จะนำไปทำเป็นฉนวนความร้อน รวมทั้งยังมีสัมประสิทธิ์การขยายตัว เนื่องจากความร้อนต่ำด้วย
- 6) การดูดซึมน้ำสูง
- 7) ค่า Modulus of Elasticity ต่ำ
- 8) ความสามารถทนไฟได้ดี
- 9) กำลังและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตต่ำ
- 10) Tensile Strain มากกว่าคอนกรีตปกติ
- 11) Creep จะเหมือนกับคอนกรีตทั่วไป



Furnace Clinker



Formed Slag

รูปที่ 2.15 ลักษณะมวลรวมที่ได้จากของเหลือ



ทำคอนกรีตบล็อก



ทำผลิตภัณฑ์ท่อนไฟ

รูปที่ 2.16 การนำมวลรวมเบามาใช้งาน

2.4.3 ข้อระวังในการใช้งาน

- 1) การแยกตัว คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเบา ถ้าส่วนผสมมีค่ายุบตัวมากหรือมีการจึ้เขย่ามากเกินไป คอนกรีตจะเกิดการแยกตัว โดยมวลรวมเบาจะลอยตัวสู่บริเวณผิว การแต่งผิวหน้าทำได้ยาก
- 2) การดูดซึมน้ำ มวลรวมเบาจะดูดซึมน้ำมาก ดังนั้นผู้ออกแบบส่วนผสมต้องนำปัจจัยนี้มาพิจารณา และเลือกสัดส่วนผสมให้เหมาะสม รวมทั้งควรกำหนดวิธีผสมและเลือกใช้น้ำยาผสมคอนกรีตที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการขจัดปัญหาเรื่องการดูดซึมน้ำของคอนกรีตประเภทนี้
- 3) การผสม การผสมที่ไม่ถูกต้องวิธีหรือใช้เวลาผสมที่นานเกินไปอาจทำให้มวลรวมเบาแตก
- 4) ความทนทาน ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ออกแบบต้องระมัดระวังเรื่องการกัดกร่อนเหล็กเสริม เนื่องจากความลึกที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าทำปฏิกิริยา Carbonation สูงเป็น 2 เท่าของคอนกรีตปกติ

2.5 โฟมคอนกรีต

คอนกรีตประเภทนี้ได้จากการผสมฟองอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1-1 มิลลิเมตร หรือที่เรียกว่า ”โฟม” ลงในคอนกรีต

2.5.1 การผสมโฟมคอนกรีต

การผสมมี 2 วิธี คือ

- 1) ผสมสารทำให้เกิดโฟม (Foaming Agent) ลงในส่วนผสม
- 2) ทำให้เกิดโฟมก่อนแล้วผสมกับมอร์ต้า

นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิด Aerated Concrete ได้โดยการทำให้เกิดฟองอากาศเล็กๆ จำนวนมากในเนื้อคอนกรีต โดยใช้สารเคมีอันได้แก่ “ผงอะลูมิเนียม”(Aluminium Powder) ในปริมาณ 0.2 % โดยน้ำหนักของซีเมนต์ ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ก่อให้เกิดฟองของไฮโดรเจน

Aerated Concrete อาจผลิตโดยไม่ใช้ทรายในส่วนผสม ซึ่งจะนำไปม้วนขึ้นในการทำฉนวน ป้องกันความร้อน หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตประเภทนี้ประมาณ 200-300 กก./ลบ.ม. และในกรณีที่ใช้ ทรายจะมีหน่วยน้ำหนักประมาณ 500-1100 กก./ลบ.ม.

2.5.2 คุณสมบัติที่สำคัญของโฟมคอนกรีต

โฟมคอนกรีตมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

- 1) กำลั้งอัดและความสามารถนำความร้อนจะแปรผัน โดยตรงต่อหน่วยน้ำหนัก
- 2) กำลั้งอัดจะเพิ่มขึ้น ถ้าทำการบ่มโดยวิธีใช้ไอน้ำที่มีความดันสูง (Autoclaving)
- 3) มีความสารทนไฟได้ดีกว่าคอนกรีตปกติ
- 4) การดูดซึมน้ำสูง
- 5) สามารถเลื่อยหรือตอกตะปูได้

2.6 คอนกรีตไม่มีส่วนละเอียด

คอนกรีตประเภทนี้ได้จากการไม่ใส่ทรายลงในส่วนผสม นั่นคือมีเพียงหิน ซึ่งปกติจะใช้หินขนาดเดียว และมีน้ำปูนเคลือบอยู่หนาแน่นไม่เกิน 1-3 มม. จะพบว่าคอนกรีตประเภทนี้มีช่องว่างหรือโพรงอยู่มาก ส่งผลให้กำลังอัดค่อนข้างต่ำ สำหรับหินชนิดหนึ่งๆ หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตไม่มีส่วนละเอียดจะขึ้นอยู่กับขนาดละเอียดของหินเป็นหลัก หินที่มีขนาดเดียวจะมีหน่วยน้ำหนักน้อยกว่า หินที่มีส่วนละเอียดประมาณ 10 %

โดยทั่วไปหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตประเภทนี้ อยู่ระหว่าง 1600-2000 กก./ลบ.ม. แต่ถ้าใช้มวลรวมเบาทำ หน่วยน้ำหนักอาจเหลือเพียง 640 กก./ลบ.ม. การใช้งานคอนกรีตประเภทนี้ ควรทำการจี้เข้าอัดคอนกรีตเข้าแบบเพียงเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการไหลออกจากหิน เราสามารถวัดค่าความสามารถเทได้ของคอนกรีตประเภทนี้ โดยการตรวจสอบด้วยสายตาว่าน้ำปูนเคลือบผิวหินอย่างทั่วถึงหรือไม่ ซึ่งถือเป็นการเพียงพอแล้ว รวมทั้งคอนกรีตประเภทนี้ไม่มีการแยกตัว จึงสามารถเทได้ทุกความสูงของแบบ

กำลังอัดของคอนกรีตประเภทนี้อยู่ระหว่าง 18-180 กก./ตร.ซม. ขึ้นอยู่กับหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงต่อปริมาณปูนที่ใช้ ส่วนค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 0.38-0.52 เนื่องจากคอนกรีตนี้มีการยึดเกาะกันเพียงเล็กน้อย จึงควรทิ้งไม้แบบไว้นานพอสมควรเพื่อให้คอนกรีตพัฒนากำลังอัด

คอนกรีตไม่มีส่วนละเอียดนี้มักไม่ใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ถ้าต้องใช้ควรที่จะเคลือบเหล็กเสริมด้วยน้ำปูนให้หนาประมาณ 3 มม. เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะและป้องกันการกัดกร่อน วิธีที่ง่ายที่สุดในการเคลือบเหล็กเสริม คือ การใช้วิธีพ่น (Shotcreting) โดยทั่วไปจะใช้ปูนซีเมนต์ประมาณ 70-130 กก./ลบ.ม. ดังนั้นราคาคอนกรีตประเภทนี้จึงต่ำมาก

2.7 คุณสมบัติทั่วไป ของคอนกรีตเบา

คอนกรีตเบาที่มีคุณสมบัติโดยทั่วไปดังนี้

- 1) คอนกรีตเบา ดูดซึมน้ำได้มากกว่าคอนกรีตธรรมดา เนื่องจากมีรูพรุนมากกว่า
- 2) คอนกรีตเบา หดตัวมากกว่าคอนกรีตธรรมดาประมาณ 5 – 40 % แต่คอนกรีตเบาที่ใช้วัสดุผสมซึ่ง

เป็นผลผลิตจาก คินเผา คินดาล หรือตะกรัน จะหดตัวน้อยลง


- 3) คอนกรีตเบาอาจล้ำมากกว่าคอนกรีตธรรมดา
- 4) ค่าปิวส์ของเรโซของคอนกรีตเบาเท่ากับของคอนกรีตธรรมดา แต่ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นจะมีค่าประมาณ $\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$ เท่าของคอนกรีตธรรมดา เมื่อมีค่ากำลังอัดประลัยเท่ากัน
- 5) คอนกรีตเบาเก็บเสียงได้ดีกว่าคอนกรีตธรรมดา แต่ถ้าตัดแปลงผิวของคอนกรีตเสียใหม่ แทนที่จะเก็บเสียงคอนกรีตนี้จะกลายเป็นฝ้าสำหรับสะท้อนเสียงได้สูงมาก
- 6) สัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตเบาประมาณ $7 \times 10^6 - 14 \times 10^6$ ต่อองศาเซนติเกรด ซึ่งน้อยกว่าค่าของคอนกรีตธรรมดา คอนกรีตเบามีความต้านทานเพลิงได้ดีกว่าคอนกรีตธรรมดา
- 7) คอนกรีตเบามีความต้านทานเพลิงได้ดีกว่าคอนกรีตธรรมดา

2.8 ข้อดีและข้อเสียของคอนกรีตเบา

ตารางที่ 2.7 ข้อดี - ข้อเสียของคอนกรีตเบา

ข้อดี	ข้อเสีย
1) เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี	1) ราคาสูงกว่าคอนกรีตทั่วไป
2) ลดน้ำหนักของชิ้นส่วน โครงสร้าง	2) ต้องใส่ใจอย่างมากในด้าน
3) ลดขนาดของฐานรากเนื่องจากน้ำหนัก	การผสม, การลำเลียง, การเท
รวมของสิ่งก่อสร้างลดลง	ลงแบบ มากกว่าคอนกรีตทั่วไป
4) แรงดันที่เกิดขึ้นกับ ไม้แบบลดลง	3) มีการดูดซึมน้ำมากและ
5) น้ำหนักของคอนกรีตลดลงเป็นการเพิ่ม	ก่อให้เกิดการหดตัว(Drying
ประสิทธิภาพในการขนส่ง	Shrinkage) สูง

2.9 สรุปการผลิตคอนกรีตเบา



รูปที่ 2.17 การผลิตคอนกรีตเบา

การหาปริมาณส่วนผสมของคอนกรีตเบาจะต่างกับวิธีที่ใช้คอนกรีตธรรมดาเพราะวัสดุผสมจะคูนน้ำที่ใช้ผสมส่วนหนึ่งไป การคำนวณโดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์จึงค่อนข้างยาก โดยมากจึงเปลี่ยนใช้วิธีหาปริมาณของซีเมนต์ที่ต้องใช้ต่อคอนกรีตหนึ่งหน่วยปริมาตร

คอนกรีตที่ใช้ผสมน้ำหนักเบาต้องการเวลาผสมมากกว่าคอนกรีตธรรมดา และวัสดุผสมนี้มีความโน้มเอียงที่จะเกิดการแยกแยะในขณะเทและอัดคอนกรีตมากกว่าธรรมดา ด้วยเหตุนี้จึงควรใช้สารกระจายกักฟองอากาศเข้าช่วยการแยกแยะในคอนกรีตเป็นผลมาจากการลอยตัวเนื่องมาจากค่าความขยุบตัวสูงเกินไป หรือใช้เครื่องเขย่านานเกินไปหรือวิธีการจัดการอย่างอื่นฯ

คอนกรีตเบาที่ทำขึ้นจากวัสดุผสมต่างๆ กันจะมีน้ำหนักต่างกัน ซึ่งอาจมีความหนาแน่นตั้งแต่ 300 – 1850 กก.ต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่ากำลังอัดตั้งแต่ 3 – 400 กก.ต่อตารางเซนติเมตร กำลังต้านทานแรงอัดมีค่าขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่นของคอนกรีตที่ได้ ถ้ามีความหนาแน่นสูงกำลังต้านทานแรงอัดก็สูงด้วย ปริมาณของปูนซีเมนต์ที่ใช้ก็มีผลต่อกำลังความแข็งแรงของคอนกรีตเช่นกัน กล่าวคือ ถ้าต้องการกำลังอัด 210 กก.ต่อตารางเซนติเมตร ก็ต้องใช้ปูนซีเมนต์ 235 – 400 กก.ต่อคอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตร หรือถ้าต้องการกำลังอัด 310 กก.ต่อตารางเซนติเมตร ก็ต้องใช้ปูนซีเมนต์ 330 – 490 กก.ต่อคอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตร

บทที่ 3

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

วัสดุที่ใช้ในการทดลองนี้ก็คือวัสดุทั้งหมดที่ใช้ผสมคอนกรีต ซึ่งคอนกรีตที่ใช้ในการทดลองนั้นเป็นคอนกรีตเบาที่ไม่มีส่วนผสมละเอียด คือ ไม้ใส่ทราย และเราจะใส่เม็ดพลาสติกกรีซเคลลงไป เพื่อลดน้ำหนักของคอนกรีตลงไปอีก

ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนั้น จะกล่าวถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตและทำก้อนอิฐบล็อกและก้อนคอนกรีตทดสอบ

3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

- 1) เม็ดพลาสติกกรีซเคล
- 2) ปูนซีเมนต์
- 3) หิน
- 4) น้ำ

3.1.1 เม็ดพลาสติกกรีซเคล

ก่อนอื่นจะขอกกล่าวถึงเม็ดพลาสติกที่เป็นพลาสติกใหม่ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า พลาสติก ในปัจจุบันนี้นับว่าพลาสติกเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากที่สุด พลาสติกเป็นวัสดุที่ถูกใช้ทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆ มากมายเนื่องจากมีความทนทาน ความยืดหยุ่นสูง ส่วนมากราคาถูก สิ่งที่ทำจากพลาสติกที่มีให้เห็นโดยง่ายก็เช่น ขวดน้ำ, ถังพลาสติก, ภาชนะต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์จำพวก โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น กล่าวคือเราจะต้องใช้พลาสติกทุกๆ วันไม่ในทางใดก็ทางหนึ่ง ฉะนั้นพลาสติกจึงเป็นวัสดุที่มีความสำคัญอย่างมาก


แต่ข้อเสียที่สำคัญที่สุดของพลาสติกก็คือเราไม่สามารถที่จะทำลายมันได้ด้วยวิธีต่างๆ ไปเหมือนขยะชนิดอื่น หากฝังดินก็ต้องใช้เวลานับร้อยปีในการสลายตัว และหากเผาก็เป็นการทำลายชั้น-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรยากาศและยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วย

ฉะนั้นการนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

(Recycle) จึงนับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดจำนวนขยะพลาสติกให้น้อยลง



รูปที่ 3.1 โครงสร้างการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานด้านพลาสติก

3.1.1.1 พลาสติก

สามารถแบ่งประเภทของพลาสติกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

- 1) เทอร์โมพลาสติก เป็นกลุ่มที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในประเทศไทยมากกว่าเทอร์โมเซต เนื่องจากสามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้และเสียค่าใช้จ่ายในการตกแต่งน้อยกว่า มีความเหนียวดี สามารถทำให้มีความบางได้ตามต้องการ น้ำหนักเบา มีรอบในการผลิตน้อยจึงผลิตได้เร็ว ทำให้ได้ผลผลิตสูง สามารถให้สีได้หลากหลาย

2) เทอร์โมเซต มีคุณสมบัติไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้ ไม่ค่อยหดตัว มีความแข็งแรงดี ด้านทานการขีดครากได้ดีเยี่ยม สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องการให้สี ความใสและการหล่อเข้าแบบ

แต่หากแบ่งพลาสติกตามลักษณะการใช้งานจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

- (1) พลาสติกใช้งานทั่วไป
- (2) พลาสติกวิศวกรรม
- (3) Specialty Plastic

พลาสติกใช้งานทั่วไปที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นจำพวก โพลีโพรพิลีน โพลีเอทิลีน โพลีสไตรีน โพลีไวนิลคลอไรด์ โพลีเมทิล เมทาครีเลต อะคริลิก เอบีเอส เอสเอเอ็น หรือแซน เป็นต้น

สำหรับพลาสติกวิศวกรรมที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ได้แก่ โพลีออกซิเมทิลีน (POM) โพลีคาร์บอนเนต โมดิฟายด์ โพลีโพรพิลีนออกไซด์ โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต เป็นต้น ลักษณะเด่นของพลาสติกวิศวกรรมที่ต่างจากพลาสติกใช้งานทั่วไป คือ พลาสติกวิศวกรรมจะมีคุณสมบัติเชิงกลดีกว่า มีน้ำหนักเบาสามารถปรับแต่งได้เหมือนโลหะ

Specialty Plastic เป็นพลาสติกชนิดพิเศษที่นอกเหนือจากพลาสติก 2 กลุ่มแรก เช่น เทฟลอน เป็นต้น


3.1.1.2 พลาสติกรีไซเคิล

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนับวันจะเป็นปัญหาที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้แล้วหรือที่เรียกกันว่าขยะพลาสติก วิธีการจัดการขยะพลาสติกมีหลายวิธี ได้แก่

- 1) การฝังกลบ
- 2) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ มีหลายแบบ ได้แก่
 - 2.1) การหมุนเวียนในรูปสารเคมี (Chemical Recycle)
 - 2.2) การนำมาหลอมใหม่ (Mechanical Recycle) วิธีนี้เป็นที่นิยมในเมืองไทย
 - 2.3) การเผา (Incineration)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ มีข้อดีหลายประการ คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดพลาสติกได้และช่วยประหยัดพลังงาน แต่เนื่องจากขยะพลาสติกมักจะประกอบไปด้วยพลาสติกหลายชนิด จึงมีการกำหนดสัญลักษณ์และตัวเลขแสดงชนิดพลาสติกไว้บนภาชนะเพื่อความสะดวกในการแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากกัน สัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมที่ประกอบจากลูกศรสามเส้นมีตัวเลขอยู่ตรงกลางสามเหลี่ยม ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 สัญลักษณ์แสดงการแยกชนิดพลาสติก

การรีไซเคิลพลาสติกทำได้หลายวิธี ได้แก่

- การเปลี่ยนกลับไปเป็นโมโนเมอร์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติก
- การเผาให้ไ้เป็นพลังงาน
- การนำมาหลอมใหม่

โดยสรุปแล้ว การผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนั้นมีขั้นตอนดังนี้



รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกมีข้อดีหลายประการคือ

- น้ำหนักเบา 0.6 กรัม/ซม³
- ทนความร้อนได้ดี
- ทนต่อสารเคมี
- มีความคงรูป
- มีความยืดหยุ่น

คุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้น่าสนใจที่จะนำมาใช้ในการผสมคอนกรีต โดยเฉพาะน้ำหนักที่เบาของเม็ดพลาสติกน่าจะช่วยให้น้ำหนักของคอนกรีตลดลง

เม็ดพลาสติกที่ไร้เซลล์ที่ใช้ผสมคอนกรีตในโครงการนี้ มีลักษณะที่เป็นเหลี่ยมมุมที่ค่อนข้างบิดเบี้ยว ขนาดประมาณ 3 x 3 มม. สีดำ

3.1.2 หิน

หินเป็นวัสดุที่มีผลต่อคุณภาพของคอนกรีต หินที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องสะอาด แข็งแรง ทนทาน มีเหลี่ยมคม มีสารที่จะทำให้เกิดการเสื่อมคุณภาพต่อคอนกรีตน้อยที่สุด

ในการทดลองนี้จะใช้หินขนาด 12 มม. หรือ 1/2 นิ้ว ผสมในคอนกรีต ที่เลือกใช้หินขนาดเล็ก เนื่องจากต้องการให้เกิดช่องว่างไม่มากนักเพราะคอนกรีตที่ไม่มีส่วนผสมละเอียดจะเกิดช่องว่างมาก ต้องใส่สารกักกระจายฟองอากาศแต่การทดลองของเราไม่ได้ใช้สารกักกระจายฟองอากาศ

จากการทดสอบ คุณสมบัติของหินที่ใช้ คือ

- ความถ่วงจำเพาะอิมตัวผิวแห้ง	2.7
- อัตราการดูดซึมน้ำ	0.35 %
- ปริมาณความชื้น	0.94 %

3.1.3 ปูนซีเมนต์

ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นปูนพอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland Cement) มักจะใช้ในการก่อสร้างทั่วๆ ไปที่ไม่ต้องการคุณภาพเป็นพิเศษ ไม่อยู่ในสภาวะอากาศที่รุนแรงหรือมีอันตรายจากซัลเฟต หรือความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันไม่มีผลนักต่อโครงสร้าง

ในการทดลองนี้ใช้ปูนตราช้าง

3.1.4 น้ำ

น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากสารเจือปนที่จะทำให้คุณภาพของคอนกรีตต่ำลง เช่น กรด ด่าง เป็นต้น โดยปกติถือว่าน้ำประปาและน้ำจืดตามธรรมชาติส่วนใหญ่มีคุณภาพดีพอสำหรับใช้ผสมคอนกรีต


3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

(1) เครื่องผสมคอนกรีต




รูปที่ 3.4 เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็ก

- (2) ซ้อนตักคอนกรีต
- (3) เกรียง
- (4) เหล็กกระทง



รูปที่ 3.5 ซ้อนตักคอนกรีต เกรียงและเหล็กกระทง


- (5) ถังน้ำ
- (6) ถาด
- (7) เครื่องร่อนแยกหิน



รูปที่ 3.6 เครื่องร่อนแยกหิน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(8) แบบหล่อทรงลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15



รูปที่ 3.7 แบบหล่อทรงลูกบาศก์

(9) แบบหล่อก้อนอิฐบล็อกในตัวเอง



รูปที่ 3.8 แบบหล่อก้อนอิฐแบบบล็อกในตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การออกแบบและการทำแบบหล่อ

ในการศึกษาโครงการพิเศษนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำก่อนอิฐบล็อกแบบบล็อกในตัวออกมาเพื่อศึกษาการใช้งานจริง ฉะนั้นจึงต้องทำแบบหล่อเพื่อที่จะใช้ในการหล่อคอนกรีตให้เป็นรูป-ร่างของก้อนอิฐที่ต้องการ

4.1 แนวคิดในการออกแบบ


แบบหล่อมีความสำคัญมากในการทำก่อนอิฐแบบบล็อกในตัว เนื่องจากก่อนอิฐชนิดนี้ต้องการความแม่นยำของขนาดและรูปร่างอย่างมากเพื่อที่จะต่อกันได้อย่างแนบสนิท การออกแบบแบบหล่อจึงต้องทำให้มีความถูกต้องมากที่สุด ทั้งทางด้านรูปร่างและขนาดของก้อนอิฐ ฉะนั้นแนวคิดในการออกแบบ คือ

- 1) ออกแบบให้แบบหล่อมีความแข็งแรงมากพอที่จะต้านทานแรงดันของคอนกรีตได้โดยไม่ทำให้รูป-ร่างที่ต้องการผิดไป ดังนั้นจึงเลือกใช้เหล็กทำเป็นแบบหล่อ เนื่องจากเหล็กเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงมาก มีความทนทาน สามารถนำมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง จึงเป็นการประหยัดค่าวัสดุอีกด้วย
- 2) ออกแบบให้แบบหล่อสามารถหล่อก้อนอิฐได้ที่หลายๆ ก้อน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำ เนื่องจากต้องใช้ก้อนอิฐจำนวนมากในการทำโครงการ


4.2 การออกแบบและขั้นตอนการทำแบบหล่อ

- 1) ศึกษาลักษณะรูปร่างของก้อนอิฐ
- 2) ออกแบบให้แบบหล่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเราจะขอยให้เป็นรูปอิฐบล็อกแต่ละก้อนได้โดยใช้แผ่นเหล็กที่ถูกตัดให้เป็นรูปของอิฐแล้ว เสียบคั่นให้ประกบกันกลายเป็นรูปร่างของ บล็อก ทำให้สามารถหล่อก้อนอิฐได้ที่ละ 4 – 5 ก้อน รวมทั้งตัวjump และตัวปิดมุมด้วย นั่นก็คือแบบหล่อประกอบด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.1 อิฐแนวข้าง(Strecher Unit)




รูปที่ 4.2 อิฐแทรก (Jamp Unit)



รูปที่ 4.3 อิฐมุม(Corner Unit)


- 2.1) แผ่นเหล็กดัดเรียบ ประกอบขึ้นจากตัวแผ่นเหล็กซึ่งดัดเป็นรูปตัว Z,1 ชั้นและรูปตัว L,2 ชั้น ติดกันด้วยเทปกาวสองหน้าที่ใช้ติดโลหะแบบบางพิเศษของบริษัท 3M ดังรูปที่ 4.6 และ 4.7
- 2.2) แผ่นเหล็กเรียบด้านข้าง เป็นแผ่นเหล็กเรียบๆ ขนาด 150 x 200 มม. ใช้เสียบที่หัวแบบทั้ง 2 ด้าน (ดูรายละเอียดจากหัวข้อ” การประกอบแบบ ”)
- 2.3) แผ่นเหล็กทรงด้านล่าง ซึ่งจะระบุเป็นระยะเท่าๆ กันดังรูปที่ 4.8 เพื่อใส่ยึดติดกับแผ่นแบบด้านข้าง

2.4) แผ่นเหล็กแบบค้ำข้าง มี 2 แผ่นเจาะรูเป็นระยะเท่าๆ กันเพื่อใสน้ำอดยึคกับแผ่นรองด้านล่าง แต่ระยะของร่องเสียบแผ่นเหล็กค้ำต่างกัน ดังรูปที่ 4.9 และ 4.10




รูปที่ 4.4 รายละเอียดของขนาดก้อนอิฐ

*หมายเหตุ : ระยะบอกขนาดของทุกรูปมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร




รูปที่ 4.5 รูปแปลนของแบบหล่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.6 รูปที่ใช้เพื่อออกแบบแผ่นเหล็กตัดรูปตัว Z และตัว L




รูปที่ 4.7 แผ่นเหล็กประกอบ (ประกอบจากตัว Z และตัว L แล้ว)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและส่งต่ออ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.8 แผ่นเหล็กทรงด้านล่าง



รูปที่ 4.9 แผ่นเหล็กแบบด้านข้าง แผ่นที่ 1



รูปที่ 4.10 แผ่นเหล็กแบบด้านข้างแผ่นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและส่งต่ออ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3) จากนั้นเริ่มขั้นตอนการทำโดย ตัดแผ่นเหล็กให้ได้ขนาดตามต้องการ คือ

แผ่นเหล็กหนา 1 มม. ตัดตามขนาดและจำนวนดังนี้

- ขนาด 150 x 200 มม. จำนวน 2 แผ่น
- ขนาด 110 x 200 มม. จำนวน 12 แผ่น (เพื่อทำเป็นตัว L)
- ขนาด 205 x 200 มม. จำนวน 6 แผ่น (เพื่อทำเป็นตัว Z)


แผ่นสังกะสีหนา 0.5 มม. (ใช้ทำเป็นร่อง) ตัดตามขนาดและจำนวนดังนี้

- ขนาด 20 x 200 มม. จำนวน 18 แผ่น


ในการตัดเหล็ก เราต้องวัดขนาดของแผ่นเหล็กให้ถูกต้องแน่นอน แล้วจึงนำไปตัดโดยใช้เครื่องตัดเหล็ก ดังรูปที่ 4.11

4) จากนั้นจึงนำแผ่นเหล็กเหล่านั้นไปตัด โดยแผ่นสังกะสีตัดให้เป็นมุมฉาก แต่เนื่องจากไม่ต้องการความละเอียดของมุมมากนักจึงตัดด้วยเครื่องธรรมดาได้ ดังรูปที่ 4.12

แผ่นเหล็กหนา 1 มม. เป็นส่วนที่เรานำไปทำเป็นเหล็กตัว Z และตัว L ซึ่งความถูกต้องของรูปร่างของเหล็กตัว Z และตัว L นี้ มีผลต่อรูปร่างของก้อนอิฐโดยตรง จึงจำเป็นต้องตัดให้ได้ความแม่นยำของขนาด, รูปร่าง, และมุม อย่างมาก ดังนั้นจึงจะตัดแผ่นเหล็กหนา 1 มม. นี้ด้วยเครื่อง CNC ซึ่งให้ความละเอียดและแม่นยำสูง




รูปที่ 4.11 เครื่องตัดแผ่นเหล็ก



รูปที่ 4.12 เครื่องตัดแผ่นเหล็ก

เครื่อง CNC มีหลายชนิดและหลายประเภท ซึ่งใช้กับงานหลายประเภทแตกต่างกัน เครื่อง CNC ที่เราใช้ในการตัดแผ่นเหล็กนี้ เป็นเครื่องจักรที่ทำงานด้านเครื่องกลร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับตัดเหล็กโดยเฉพาะ ฉะนั้นชิ้นงานที่ได้ออกมาจึงมีความละเอียดสูง สามารถกำหนดระยะต่างๆ ได้และยังให้มุมที่ต้องการตัดอย่างถูกต้อง โดยทำงานตามลำดับดังนี้

- 4.1) ป้อนข้อมูลลงในเครื่อง เพื่อตรวจว่ารูปร่างการตัดที่เราต้องการนั้น เครื่องสามารถทำได้หรือไม่และโดยวิธีใด ดังรูปที่ 4.13 และ 4.14 หากตรวจสอบแล้วไม่ผ่านก็ต้องทำการแก้ไข โดยแก้ไขที่ขนาดของแผ่นเหล็ก (ออกแบบใหม่)




รูปที่ 4.13 รูปแสดงหน้าจอที่ตั้ง โปรแกรมของเครื่อง CNC



รูปที่ 4.14 เครื่อง CNC

- 4.2) เมื่อได้โปรแกรมที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ทำการตัดรูปร่างของแผ่นเหล็ก ตามวิธีที่ได้มาจากข้อ 1) ดังรูปที่ 4.15




รูปที่ 4.15 แสดงการตัดแผ่นเหล็กด้วยเครื่อง CNC

- 4.3) เมื่อได้แผ่นเหล็กตัดตามต้องการแล้ว ต่อมานำเหล็กตัว Z และตัว L มาต่อกันให้เป็นแผ่นเหล็ก-ตัดที่สมบูรณ์ โดยใช้ด้วยเทปกาวสองหน้าติดโลหะแบบบางพิเศษ




รูปที่ 4.16 เทปกาวสองหน้าติดโลหะแบบบาง
พิเศษของบริษัท 3M

วิธีการใช้: เช็ดบริเวณที่ต้องการติดด้วยแอลกอฮอล์ ติดเทปกาวทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วจึงนำไปใช้
คุณสมบัติ: ใช้ติดโลหะเท่านั้น ให้ความเหนียว
และทนทานต่อแรงดึงสูง



(ก) เหล็กคัตรูปตัว L



(ข) เหล็กคัตรูปตัว Z


รูปที่ 4.17 ส่วนประกอบของแผ่นเหล็กคัต

- 5) ส่วนการทำแผ่นเหล็กทรงด้านล่างและแผ่นเหล็กแบบด้านข้างนั้นเครื่องมือที่มีภายในภาควิศวกรรม
เครื่องกลไม่สามารถทำได้ จึงต้องว่าจ้างให้ร้านเหล็กทำ


4.3 การประกอบแบบหล่อ

การประกอบแบบหล่อทำตามขั้นตอนดังนี้

- 1) นำเหล็กที่ออกแบบไว้มาทาน้ำมันสำหรับป้องกันคอนกรีตติดเหล็กหลังจากคอนกรีตแห้ง
- 2) ประกอบแผ่นเหล็กยาวทั้ง 3 แผ่น โดยยึดแผ่นด้านข้างกับแผ่นพื้นด้วยสกรู และยึดแผ่นข้างทั้งสองเข้าด้วยกัน
- 3) หลังจากประกอบเหล็กแผ่นยาวทั้งสามแผ่นแล้ว ให้เสียบเหล็กรูปตัว Z ทั้งหมดลงไปในแบบ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการประกอบแบบหล่อ



รูปที่ 4.18 แผ่นเหล็กทรงด้านล่างและแผ่นเหล็กด้านข้าง





รูปที่ 4.19 เหล็กตัว Z และแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.20 การเขียนแผ่นเหล็กคัต



รูปที่ 4.21 แบบหล่อที่ประกอบเสร็จแล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.22 แบบหล่อคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

การทดสอบ

เนื่องจากโครงการนี้ ต้องการศึกษาเพียงกำลังรับแรงอัด ของคอนกรีตแบบไม่มี ส่วนผสมละเอียดที่ใส่เม็ดพลาสติกกรีซเกิด เท่านั้น จึงทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

การออกแบบทำตามมาตรฐานอเมริกา ในภาคผนวก กำหนดให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ซึ่งมีความถ่วงจำเพาะ 3.15 และใช้มวลรวมหยาบ คือ หิน ขนาดโตสุด 12 มม. ความถ่วงจำเพาะ 2.70 ออกแบบตามขั้นตอนดังนี้

- 1) ออกแบบให้มีกำลังอัดที่ 28 วัน เป็น 350 กก./ตร.ซม. ซึ่งหากเป็นคอนกรีตปกติจะให้กำลังอัดที่เวลาบ่ม 7 วันประมาณ 250 กก./ตร.ซม. แต่เนื่องจากเป็นคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกกรีซเกิดจึงคาดว่ากำลังอัดจะน้อยลงอีกเป็นประมาณ 200 กก./ตร.ซม. ซึ่งนับว่าเป็นค่ากำลังอัดที่ใช้ได้หากนำคอนกรีตนี้ไปทำเป็นอิฐบล็อก
- 2) จากข้อมูลที่ ผก.5 เลือกใช้ค่าความยุบตัว 8-10 ซม.
- 3) จากตารางที่ ผก.7 เมื่อขนาดโตสุดของหินเป็น 12 มม. ค่าความยุบตัว 8-10 มม. โดยไม่ใส่สารกักกระจายฟองอากาศ จะได้ว่าปริมาณน้ำที่ต้องใช้ = 215 ลิตร/คอนกรีต 1 ลบ.ม.
- 4) จากตารางที่ ผก.9 สำหรับคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด 350 ksc จะได้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนักที่ต้องใช้ = 0.48
- 5) ปริมาณซีเมนต์ที่ต้องการ = $215/0.48 = 448$ กก.
- 6) หาปริมาณของมวลรวมทั้งหมด

ปริมาตรของน้ำ	= $215 / 1000$	= 0.215 ม ³
ปริมาตรของซีเมนต์	= $448 / 3.15 \times 1000$	= 0.1422 ม ³
ดังนั้น ปริมาตรของส่วนผสมทั้งหมด	= $0.215 + 0.1422$	= 0.6572 ม ³
ปริมาตรรวมทั้งหมดของมวลรวม	= $1 - 0.6572$	
	= 0.3428 ม ³	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7) หาปริมาณของหินและเม็ดพลาสติกกรีซเคลที่ใช้ตามเปอร์เซ็นต์ต่างๆ

ตารางที่ 5.1 การคำนวณส่วนผสมคอนกรีต

% เม็ดพลาสติก	ปริมาตรของเม็ด	น้ำหนักของเม็ด	ปริมาตรของ	น้ำหนักของ
กรีซเคลในมวลรวม	พลาสติก (กก.) ^a	พลาสติก (กก./ม ³) ^b	หิน (กก.) ^c	หิน (กก./ม ³) ^d
50%	0.1714	102.84	0.1714	462.78
60%	0.20568	123.408	0.20568	555.336
70%	0.23996	143.976	0.23996	647.892
80%	0.27424	164.544	0.27424	740.448

$$a = 0.3528 \times (\% \text{ เม็ดพลาสติกกรีซเคลในมวลรวม})$$


$$b = a \times \text{น้ำหนักของเม็ดพลาสติกกรีซเคล(กก./ม}^3\text{)}$$

$$c = 0.3528 \times (1 - \% \text{ เม็ดพลาสติกกรีซเคลในมวลรวม})$$


$$d = c \times \text{น้ำหนักของหิน}(2.7 \times 1000 = 2700 \text{ กก./ลบ.ม.})$$

5.2 การทำก้อนอิฐบล็อกและก้อนคอนกรีตทดสอบ


- 1) ผสมคอนกรีตตามส่วนผสมที่ออกแบบไว้
- 2) หล่อก้อนปูนสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เพื่อนำไปทดสอบหาค่าหน่วยแรงอัดของคอนกรีตเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
- 3) หล่อก้อนอิฐเพื่อนำไปใช้ก่อกำแพง



(ก)



(ข)



(ค)

รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการหล่อบล็อกคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.3 การทดสอบกำลังรับแรงอัด

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM : C 39-72 (Test for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimen)

5.3.1 วัสดุประสงค์

เพื่อทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต โดยการใส่แรงอัดโดยตรงกับแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐาน ASTM

5.3.2 วัสดุและอุปกรณ์การทดสอบ

- 1) คอนกรีตสำหรับทดสอบ
- 2) เครื่องมือทดสอบกำลังอัด (Universal Testing Machine)
- 3) แบบหล่อคอนกรีตรูปลูกบาศก์ ทำด้วยโลหะ ขนาดกว้าง 6 นิ้ว (15 ซม.) ยาว 6 นิ้ว และสูง 6 นิ้ว
- 4) เครื่องชั่งน้ำหนัก
- 5) เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็ก
- 6) เครื่องมือวัดขนาด

5.3.3 ขั้นตอนการทดลอง

- 1) ทำความสะอาดแบบอย่างให้มีฝุ่นหรือเศษปูนเก่าติดอยู่ ทาน้ำมันที่ผิวในที่คอนกรีตจะสัมผัสกับแบบให้ทั่ว
- 2) ตรวจสอบสกรูสำหรับรัดแบบทุกตัวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ด้วยการประกอบแบบแล้วขันหรือรัดให้แน่น ทั้งนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดรอยแยกหรือแบบหลุดขณะเทคอนกรีตหรือขณะกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตแน่น
- 3) การเตรียมตัวอย่างคอนกรีต

3.1) สำหรับคอนกรีตที่ใช้เครื่องผสม พยายามเลือกเอาคอนกรีตที่อยู่ตอนกลางที่ได้ออกมาจากเครื่องผสมใหม่ๆ

- 3.2) เทคอนกรีตค้ำล่างลงในแบบส่วนหนึ่ง ประมาณให้ได้ความสูง 1 ใน 3 ของแบบ และใช้เหล็ก- กระทุ้งให้ทั่ว 25 ครั้ง จากนั้นกระทำเช่นเดียวกันอีก 2 ชั้น เมื่อคอนกรีตเต็มแบบแล้วจึงปาด ผิวหน้าให้เรียบ
- 4) ทิ้งแบบที่บรรจุคอนกรีตเรียบร้อยแล้วไว้ในที่ร่มประมาณ 25 ชม. จึงถอดแบบออก นำแท่งคอนกรีต ไปป่มโดยแช่ในถังบ่มจนถึงอายุที่ต้องการทดสอบ ตัวอย่างคอนกรีตที่จะนำมาทดสอบ 1 ชุด ควรมี อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 5) การทดสอบกำลังอัด การทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตให้ทดสอบโดยเร็วที่สุด หลังจากนำขึ้น มาจากน้ำเมื่อครบอายุ ซึ่งในการทดสอบนี้จะใช้เวลาบ่ม 7 วัน (ตามที่มาตรฐานอเมริกาแนะนำ) เนื่องจาก ต้องการกำลังอัดประมาณ 200 กก./ตร.ซม.
- 6) การคำนวณค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของแท่งคอนกรีต หาได้จากสมการที่ 5.1

$$f_c = \frac{P}{A} \quad (\text{สมการที่ 5.1})$$

โดย ;


f_c = กำลังอัดเฉลี่ยของแท่งคอนกรีต, กก. / ซม²

P = แรงกระทำสูงสุดต่อแท่งตัวอย่าง, กก.

A = พื้นที่หน้าตัดของแท่งตัวอย่างที่วัดตั้งฉากกับแรงกระทำ



รูปที่ 5.2 ตัวอย่างก้อนคอนกรีตลูกบาศก์ผสมพลาสติกที่ใช้ทดสอบกำลังอัด




รูปที่ 5.3 เครื่อง UTM (ใช้ทดสอบกำลังรับแรงอัด)


5.4 การก่ออิฐ

ขั้นตอนการก่ออิฐบล็อกแบบกลัดในตัวนั้นไม่ยุ่งยาก จะอธิบายด้วยรูปโดยสมมุติว่า ต้องการก่ออิฐสูง 3 ชั้น ดังต่อไปนี้


- 1) เริ่มจากวางอิฐขนาดครึ่งก้อน ณ จุดที่ต้องการก่อกำแพงและวางอิฐขนาดเต็มก้อนที่ด้านตรงข้าม โดยจะฉาบมอร์ต้าบางๆ ณ บริเวณที่จะก่อก่อนหรือไม่ก็ได้
- 2) ชั้นต่อมาจะวางอิฐแบบเต็มก้อนในชั้นต่อไปหรือหากต้องการเน้นในความแข็งแรงมากขึ้น ก่อนที่จะวางอิฐในชั้นที่ 2 ก็สามารถนำอิฐนั้นไปจุ่มมอร์ต้าเหลวก่อนแล้วค่อยนำไปก่อได้
- 3) เมื่อวางอิฐชั้นที่ 2 ครบแล้ว ทำการวางอิฐมุมของชั้นที่ 3 ต่อไป โดยให้แนวของอิฐมุมในชั้นที่ 3 ตั้งฉากกับของชั้นที่ 1
- 4) เมื่อวางอิฐมุมแล้วใช้อิฐแทรกวางเพื่อทำการก่ออิฐต่อไป
- 5) วางอิฐแบบครึ่งก้อนเป็นอันสิ้นสุดการก่ออิฐ



รูปที่ 5.4 รูปขยายของอิฐแบบครึ่งก้อนกับแบบเต็มก้อนที่วางในชั้นแรก



รูปที่ 5.5 การก่ออิฐชั้นแรก




รูปที่ 5.6 ขยายรายละเอียดของการวางอิฐมุม



รูปที่ 5.7 การวางอิฐชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.8 แสดงการจุ่มอิฐลงในมอร์ต้า




รูปที่ 5.9 การวางอิฐมุมในชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.10 การวางอิฐแตก



รูปที่ 5.11 การวางอิฐครึ่งก้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.12 รูปขยายการวางอิฐมุมที่ปลายกำแพง




รูปที่ 5.13 กำแพงที่ก่อด้วยอิฐบล็อกแบบล็อกในตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.5 ผลการทดสอบ



รูปที่ 5.14 ก้อนคอนกรีตก่อนการทดสอบ



รูปที่ 5.15 ก้อนคอนกรีตหลังการทดสอบ

Testing : Concrete compressive strength test

Type of Sample : Cubic

Percent of Recycle Plastic : 50%

Specimen	Dimension		Weight	Unit Weight	Day	Ultimate load (kg)	Max Displacement	Compressive strength (kg/cm ²)
	Area	High						
1	0.0225	0.149	7	2087.99	7	47280	1.795	210.133
2	0.02235	0.15	7.1	2117.82	7	45950	2.001	205.593
3	0.02235	0.149	7	2102.01	7	46870	1.886	209.709
ค่าเฉลี่ย	0.0224	0.149333	7.033	2102.61	7	46700	1.894	208.478

ตารางที่ 5.2 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติก รีไซเคิล 50 % โดยปริมาตรของมวลรวมทั้งหมด

Testing : Concrete compressive strength test

Type of Sample : Cubic

Percent of Recycle Plastic : 60%

Speciment	Dimention		Weight	Unit Weight	Day	Ultimate load (kg)	Max Displacement	Compressive strength (kg/cm ²)
	Area	High						
1	0.022201	0.15	6.5	1951.86	7	32960	1.973	148.462
2	0.0222	0.149	6.5	1965.05	7	31690	1.982	142.748
3	0.02235	0.148	6.3	1904.59	7	32910	1.94	147.248
ค่าเฉลี่ย	0.02225	0.149	6.43	1940.50183	7	32520	1.965	146.153

ตารางที่ 5.3 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 60 % โดยปริมาตรของมวลรวมทั้งหมด

Testing : Concrete compressive strength test

Type of Sample : Cubic

Percent of Recycle Plastic : 70%

Speciment	Dimention		Weight	Unit Weight	Day	Ultimate load (kg)	Max Displacement	Compressive strength (kg/cm ²)
	Area	High						
1	0.0222	0.15	6.1	1831.83	7	27360	2.064	123.243
2	0.02235	0.149	5.9	1771.69	7	27140	2.126	121.432
3	0.022201	0.149	5.8	1753.35	7	26870	2.348	121.031
ค่าเฉลี่ย	0.02225	0.149333	5.93	1785.62537	7	27123.3333	2.179	121.902

ตารางที่ 5.4 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 70 % โดยปริมาตรของมวลรวมทั้งหมด

Testing : Concrete compressive strength test

Type of Sample : Cubic


Percent of Recycle Plastic : 80%

Speciment	Dimention		Weight	Unit Weight	Day	Ultimate load (kg)	Max Displacement	Compressive strength (kg/cm ²)
	Area	High						
1	0.022052	0.149	5.3	1613.03	7	23650	1.849	107.247
2	0.02235	0.149	5.5	1651.58	7	22710	1.864	101.611
3	0.02235	0.15	5.3	1580.91	7	23120	1.855	103.445
ค่าเฉลี่ย	0.022251	0.1493	5.367	1615.17132	7	23160	1.856	104.101

ตารางที่ 5.5 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 80 % โดยปริมาตรของมวลรวมทั้งหมด


% Plastic	Dimention		Weight	Unit Weight	Day	Ultimate load (kg)	Max Displacement	Compressive strength (kg/cm ²)
	Area	High						
50	0.0224	0.1493	7.033	2102.61	7	46700	1.894	208.478
60	0.02225	0.149	6.43	1940.50	7	32520	1.965	146.153
70	0.02225	0.1493	5.93	1785.63	7	27123.33	2.179	121.902
80	0.02225	0.1493	5.367	1615.17	7	23160	1.856	104.101

ตารางที่ 5.6 ค่าโดยเฉลี่ยของผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมมีเม็ดพลาสติกกรีไซเทิลที่ % ต่างๆ




รูปที่ 5.16 กราฟแรงประลัยของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและดัดแปลงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.17 ค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและที่ยังอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.18 แผนภูมิแท่งแสดงหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและ 67 ของอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.19 ค่ากำลังอัดต่อหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและเผยแพร่ไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.20 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักของคอนกรีตชนิดต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.21 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตแบบชนิดต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.22 แสดงการเปรียบเทียบค่ากำลังตัดต่อหน่วยนำหน้าหนักของคอนกรีตต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6

วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ

จากผลการทดสอบก้อนคอนกรีตตัวอย่างที่ผสมเม็ดพลาสติกกรีซเคลิล 50% 60% 70% และ 80% โดยปริมาตรของมวลรวมทั้งหมด สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้

6.1 วิเคราะห์ผลการทดสอบ

จากรูปที่ 5.14 และ 5.15 จะเห็นได้ว่าลักษณะการแตกของก้อนตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์นั้น นับว่าเป็นลักษณะการแตกของก้อนตัวอย่างที่ถูกต้อง คือ แตกเป็นรูปปิรามิด หรือเรียกว่า Explosive failure ฉะนั้นค่ากำลังรับแรงอัดที่ได้จากการทดสอบ จึงถือว่าเป็นค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดจริงของคอนกรีต

จากรูปที่ 5.16 และ 5.17 เมื่อผสมเม็ดพลาสติกกรีซเคลิลในอัตราส่วนมากขึ้น ค่าแรง-ประลัยและกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตจะลดลง คาดว่าเนื่องจากเม็ดพลาสติกกรีซเคลิลมีกำลังรับแรง-อัดต่ำกว่าหิน เมื่อผสมลงในคอนกรีตมากขึ้นจึงทำให้คอนกรีตนั้นมีกำลังรับแรงอัดลดลงจึงทำให้ค่าแรงประลัยลดลงด้วย แต่อัตราการลดนั้นมีแนวโน้มว่าน้อยลง (จากการที่เส้นกราฟมีความชันลดลง) แสดงว่า เมื่อผสมเม็ดพลาสติกกรีซเคลิลจนถึงค่าหนึ่งกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตจะเปลี่ยนแปลงน้อยมากและกำลังรับแรงอัดของเม็ดพลาสติกกรีซเคลิลก็มีค่าสูงอยู่พอสมควร

จากรูปที่ 5.18 จะเห็นว่า หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตมีแนวโน้มลดลงเมื่อผสมเม็ด-พลาสติกกรีซเคลิลในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเม็ดพลาสติกกรีซเคลิลมีน้ำหนักเบากว่าหินและทรายเมื่อผสมลงในคอนกรีตมากขึ้น จึงทำให้คอนกรีตมีหน่วยน้ำหนักน้อยลงกว่าคอนกรีตปกติ

จากรูปที่ 5.19 แสดงค่ากำลังรับแรงอัดต่อหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกกรีซเคลิล จะเห็นว่าความชันของเส้นกราฟมีค่าน้อยลง จึงวิเคราะห์ว่าการผสมเม็ดพลาสติกกรีซเคลิลลงในคอนกรีตส่งผลต่อการลดน้ำหนักมากกว่าการลดกำลังอัด

จากรูปที่ 5.20 เป็นการเปรียบเทียบหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกกรี-
ไซเคลกับคอนกรีตมวลเบาอื่นๆ พบว่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกกรีไซเคลที่เปอร์เซ็นต์
ต่างๆ มีค่าน้อยกว่าคอนกรีตปกติและน้อยกว่าอิฐธรรมดา แต่มากกว่าคอนกรีตเบาอื่นแม้ว่าจะใส่เม็ด-
พลาสติกถึง 80 % ที่เป็นเช่นนี้คาดว่าเนื่องมาจากเทคโนโลยีการผลิต

จากรูปที่ 5.21 เป็นการเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกกรี-
ไซเคลกับคอนกรีตมวลเบาอื่นๆ พบว่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกกรีไซเคลมากกว่า
อิฐธรรมดาและมากกว่าคอนกรีตเบาชนิดอื่นๆ อาจจะเป็นเนื่องจากมีซีเมนต์เปลสมมากกว่าคอนกรีตมวล-
เบาชนิดอื่นๆ

จากรูปที่ 5.22 เป็นการเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดต่อหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตผสม
เม็ดพลาสติกกรีไซเคลกับคอนกรีตมวลเบาอื่นๆ จะเห็นว่าคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกกรีไซเคลที่เปอร์เซ็นต์
ต่างๆ มีค่ากำลังรับแรงอัดต่อหน่วยน้ำหนักน้อยกว่าคอนกรีตปกติ แต่ก็มากกว่าอิฐธรรมดาและมาก
กว่ามวลเบาอื่น ยกเว้นที่ 50% ที่มีค่ากำลังรับแรงอัดต่อหน่วยน้ำหนักน้อยกว่า Super Block เล็กน้อย

6.2 สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองทั้งหมด สรุปได้ว่าการผสมเม็ดพลาสติกกรีไซเคลลงในคอนกรีตที่
50% 60% 70% และ 80% โดยปริมาตรของมวลรวมทั้งหมด ทำให้คอนกรีตมีหน่วยน้ำหนักน้อยลง
และกำลังรับแรงอัดลดลงด้วย

ตารางที่ 6.1 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยน้ำหนักที่ลดลงจากคอนกรีตปกติ

% Plastic	Unit Weight	Unit Weight	% ของหน่วย
	คอนกรีตผสม	คอนกรีตปกติ	น้ำหนักที่ลดลง
	เม็ดพลาสติก		จากคอนกรีตปกติ
50	2103	2400	12.38
60	1941	2400	19.13
70	1786	2400	25.58
80	1615	2400	32.71

นั่นคือเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้งานควรจะเป็น 80% เพราะยังสามารถรับกำลังอัดได้ตามต้องการ (อยู่ในช่วง 100-180 ksc ตามตารางที่ 2.5) และมีน้ำหนักเบาที่สุด แต่หากคำนึงถึงด้านราคาในการผลิตแล้ว ควรจะเลือกคอนกรีตผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 70% มาใช้ในการทำอิฐ

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว เราเลือกที่จะผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ 70% เพื่อทำเป็นก้อนอิฐ ส่วนน้ำหนักก้อนอิฐที่หล่อออกมานั้น

- อิฐแนวข้างมีน้ำหนักประมาณ 9 กิโลกรัมต่อ 1 ก้อน เทียบกับคอนกรีตปกติที่หนักประมาณ ก้อนละ 13 กก.
- อิฐตัวแทรกมีน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัมต่อ 1 ก้อน เทียบกับคอนกรีตปกติที่หนักประมาณ ก้อนละ 8.5 กก.
- อิฐมุมมีน้ำหนักประมาณ 11 กิโลกรัมต่อ 1 ก้อน เทียบกับคอนกรีตปกติที่หนักประมาณ ก้อนละ 16.7 กก.

เมื่อนำก้อนอิฐมาลองก่อเป็นกำแพงแล้ว พบว่าน้ำหนักก้อนอิฐที่เบาขึ้นช่วยให้การทำงานทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก นั้นแสดงให้เห็นว่าการลดน้ำหนักของคอนกรีตส่งผลดีต่อการทำงานของระบบอิฐบล็อกแบบลึอกในตัว

6.3 ข้อเสนอแนะ

- 1) ในอนาคตหากค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลทำให้ค่าก่อสร้างสูงขึ้นตามไปด้วย ระบบก้อนอิฐแบบลึอกในตัวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานที่ต้องใช้ฝีมือลงได้ เนื่องจากระบบก้อนอิฐแบบลึอกในตัวไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือในการทำงานก็สามารถได้ผลงานที่มีคุณภาพ
- 2) เนื่องจากความต้องการใช้พลาสติกนั้นมีเพิ่มมากขึ้น ตามจำนวนประชากรโลก ขยะพลาสติกจึงมีแนวโน้มที่จะมรมากรขึ้นตามไปด้วย ซึ่งขยะพลาสติกนั้นเป็นขยะที่ไม่สามารถทำลายได้ง่ายๆ ในเวลาอันสั้น โครงการนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการใช้ Plastic Recycle และลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้
- 3) เหมาะที่จะใช้กับโครงการก่อสร้างที่มีข้อจำกัดในด้านเวลา เนื่องจากระบบก้อนอิฐแบบลึอกในตัวเป็นระบบที่สามารถสร้างได้เร็วและได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ

รายการอ้างอิง

- ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร, คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่1, (กรุงเทพฯ : เดอะพรีนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2536), 87-95 และ 120-142
- K.B. Anand and K. Ramamurthy, “Development and Performance Evaluation of Interlocking-Block Masonry”, Journal of Architectural Engineering No.11 : 45-51.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- K.B. Anand and K. Ramamurthy, 2000. Development and Performance Evaluation of Interlocking-Block Masonry. Journal of Architectural Engineering No.11 : 45-51.
- ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร, 2536. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ : เดอะพรีนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- กาญจนา ออมกระโทก และ อารีรัตน์ สุทธิ , 2536. วัสดุผสมสำหรับคอนกรีตเบา. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต. โครงการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- อัสวิน เลิศโสภา โอภาส วิสฤตธรรม และ ปวีใหม่ อาจสาคร , วัสดุผสมคอนกรีตและเศษโฟม. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต.โครงการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

ผ.ก.1 หลักการในการออกแบบส่วนผสม

เป้าหมายหลักของการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตหรือการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต มีด้วยกัน 2 ประการคือ

- 1) เพื่อเลือกวัสดุผสมคอนกรีตที่เหมาะสมอันได้แก่ ปูน ซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ น้ำยาผสมคอนกรีต ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และวัตถุประสงค์ของการทำงาน
- 2) กำหนดหาสัดส่วนผสมของวัสดุผสมนี้ เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนด และการทำงานทั้งในสภาพคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ในราคาที่เหมาะสมที่สุด

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ผู้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การหาได้ของวัสดุผสมคอนกรีต
- 2) การผันแปรในคุณสมบัติของวัสดุผสม
- 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนผสมกับธรรมชาติของวัสดุผสม
- 4) การผันแปรของคุณสมบัติที่ต้องการในสภาพการใช้งาน

ผ.ก.2 ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการออกแบบ

การออกแบบและเลือกใช้คอนกรีตให้เหมาะกับงานก่อสร้างนั้น ที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจกระทบต่อการเลือกใช้ คอนกรีตประเภทนั้นๆ โดยสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ประการ คือ

- 1) ปัจจัยด้านราคา
- 2) ปัจจัยด้านเทคนิค

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผ.ก.3 ปัจจัยด้านเทคนิค

วิศวกรผู้ออกแบบต้องพิจารณาปัจจัยด้านเทคนิค ซึ่งแบ่งตามสภาพของคอนกรีต
ได้เป็น 2 ประการ คือ

- 1) สภาพที่คอนกรีตยังเหลวอยู่
- 2) สภาพที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว

ผ.ก.3.1 สภาพที่คอนกรีตยังเหลวอยู่

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา มีอยู่ 2 ประการ คือ

- 1) ความสามารถเทได้
- 2) การอยู่ตัว

โดยผู้ออกแบบควรเลือกคอนกรีตที่มีคุณสมบัติดังนี้

- มีความเหลวเพียงพอต่อการใช้งาน คือ คอนกรีตสามารถไหลลื่นเข้าไปเต็มทุกๆ ส่วนของแบบ
หล่อ
- ต้องไม่แยกตัวระหว่างการขนย้ายหรือการเท
- ต้องสามารถอัดตัวแน่นในแบบหล่อได้อย่างดี

วิธีการใช้วัดความสามารถเทได้ของคอนกรีตที่ใช้กันแพร่หลาย คือ การวัดค่ายุบตัว
ตัวอย่างค่ายุบตัวที่เหมาะสมกับงานก่อสร้างต่างๆ ไปในประเทศไทย แสดงในตารางที่ ผ.ก.1

ตารางที่ ผ.ก.1 ค่าการยุบตัวที่เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ

งานก่อสร้าง	ค่ายุบตัว
โครงสร้างทั่วไป	7.5 ± 2.5
เสาหรือผนังบาง	10.0 ± 2.5
งานที่เทด้วยคอนกรีตปัม	10.0 ± 2.5
เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่	มากกว่า 15.0
โครงสร้างที่มีเหล็กเสริมหนาแน่น	มากกว่า 15.0

สำหรับปัจจัยด้านการอยู่ตัว หมายถึงคอนกรีตจะคงความสม่ำเสมอของเนื้อคอนกรีตตลอดการใช้งาน โดยไม่เกิดการแยกตัวและไม่เกิดการเย็น ในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการวัดการอยู่ตัว โดยทั่วไปจะใช้การสังเกตเป็นหลัก

ผ.ก.3.2 สภาพที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา มีปัจจัยสำคัญที่ผู้ออกแบบต้องพิจารณา 2 ประการ คือ

- 1) กำลัง
- 2) ความคงทน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่สำคัญรองลงมาอีก 2 ประการ คือ

- 1) การเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุก
- 2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุก

โดยทั่วไป กำลังเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและคุณภาพของคอนกรีตก็จะพิจารณาจากกำลังอัด ในหลายๆ กรณี คุณสมบัติอื่นๆ อาจมีความสำคัญมากกว่า เช่น คอนกรีตสำหรับโครงสร้างที่ต้องป้องกันน้ำหรือดักเก็บน้ำ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีการซึมผ่านของน้ำและอากาศต่ำ และมีการหดตัวต่ำ การเพิ่มปริมาณปูนซีเมนต์เพื่อเพิ่มกำลังอัดจะส่งผลให้เกิดการหดตัวมากซึ่งมีผลเสียอย่างมากต่อคุณสมบัติด้านความคงทนและการซึมผ่านของน้ำ

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับคุณสมบัติของคอนกรีตจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ ชนิดของโครงสร้างและสภาพแวดล้อมขณะใช้งานในหลายๆ กรณี ข้อกำหนดจะเกี่ยวข้องกับ

- 1) กำลังอัดต่ำสุดที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปใช้เป็นข้อกำหนดหลักในงานคอนกรีต
- 2) อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุด เพื่อความทนทานของโครงสร้าง
- 3) ปริมาณปูนซีเมนต์ต่ำสุดเพื่อความทนทานของโครงสร้าง
- 4) ปริมาณปูนซีเมนต์สูงสุดเพื่อลดการแตกร้าวในโครงสร้างขนาดใหญ่
- 5) ความหนาแน่นต่ำสุด เพื่องานก่อสร้างบางประเภทเช่นเขื่อนหรือโครงสร้างป้องกันรังสีต่างๆ

แต่ยังมีข้อกำหนดซึ่งระบุคุณสมบัติเฉพาะของคอนกรีตที่ต้องการ เช่น

- 1) กำหนดให้ได้กำลังอัดในเวลารวดเร็วใช้สำหรับงานซ่อมแซม,งานถอดไม้แบบเร็ว หรืองานคอนกรีตอัดแรง เป็นต้น
- 2) กำหนดให้สามารถทนทานซัลเฟตได้ดี
- 3) กำหนดให้มีความเหลวมากหรือป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดี เป็นต้น

ผ.ก.4 ปัจจัยด้านราคา

นอกจากปัจจัยด้านเทคนิคแล้ว ผู้ออกแบบจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยด้านราคาด้วย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะค่าวัสดุแต่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกองเก็บวัสดุดิบ การซั่งตวง การผสม การลำเลียง ค่าใช้จ่ายในการเท และทำให้คอนกรีตแน่น รวมไปถึงค่าควบคุมงานคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผ.ก.4.1 วัสดุ

คอนกรีตประกอบด้วย หิน ทราย ซีเมนต์ น้ำและน้ำยาผสมคอนกรีต หรืออาจมีวัสดุเพิ่มช่วยปรับปรุงให้คอนกรีตมีคุณสมบัติดีขึ้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาของผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงได้แก่

1) การหาได้ของวัสดุพื้นฐาน

ผู้ออกแบบจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุพื้นฐานในภูมิภาคนั้นๆ ว่าหาได้หรือไม่ เพราะถ้าจำเป็นต้องหาแหล่งอื่นค่าใช้จ่ายโดยรวมอาจจะสูงมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ออกแบบต้องการ

ออกแบบฐานรากแผ่ขนาดใหญ่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คอนกรีตที่มีความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันต่ำ แต่ในประเทศไทยไม่มีการผลิตซีเมนต์ประเภทความร้อนต่ำ (ประเภท 4) ผู้ออกแบบจะต้องดัดแปลงส่วนผสมคอนกรีต เช่น ใช้น้ำยาผสมคอนกรีตหรือในบางภูมิภาคของประเทศไทยสามารถหากรวดได้ง่ายและราคาถูกว่าหินย่อย ดังนั้นอาจกำหนดให้ใช้กรวดแทนหินย่อยได้โดยคุณสมบัติอื่นๆ เช่น กำลังอัด , ความสามารถเทได้ ต้องได้ตามข้อกำหนดของงาน เป็นต้น

2) การผันแปรของคุณภาพวัสดุ

วัสดุที่มีความผันแปรของคุณภาพมาก เมื่อนำมาใช้ผสมเป็นคอนกรีต จะก่อให้เกิดต้นทุนการควบคุมที่สูง เพื่อที่จะให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพตามข้อกำหนด

ผ.ก.4.2 สัดส่วนผสม

วัสดุพื้นฐานต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งต่อราคาของคอนกรีต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

1) ลักษณะทั่วไปของวัสดุผสม

วัสดุผสมที่ลักษณะแตกต่างกัน จะส่งผลกระทบต่อส่วนเพื่อให้ได้คุณสมบัติของคอนกรีตตามต้องการ เช่น หินที่มีรูปร่างกลมมน จะใช้น้ำปริมาณน้อยกว่าหินที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมหรือที่มีลักษณะแบนหรือทรายที่มีความละเอียดจะใช้น้ำที่มากกว่าทรายหยาบ เมื่อต้องการคอนกรีตที่สามารถเทได้เท่าๆ กัน นั่นคือ ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ในส่วนผสมจะแตกต่างกันราคาคอนกรีตก็จะแตกต่างกันด้วย

2) ชนิดของโครงสร้าง

โครงสร้างคอนกรีตที่มีความสำคัญมากๆ เช่น เขื่อนหรือผนังห้องปฏิกรณ์ปรมาณู การออกแบบจำเป็นต้องใช้คอนกรีตที่มีส่วนเนื้อ มากกว่าคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป เพื่อให้ได้ความทนทานที่สูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาคอนกรีต เป็นต้น

ผ.ก.4.3 วิธีการทำงาน

ขบวนการลำเลียงวัสดุดิบ วิธีการผสม การลำเลียงคอนกรีตสู่สถานที่ที่รวมทั้งการทำให้คอนกรีตอัดแน่น ล้วนแต่กระทบต้นทุนของคอนกรีต ที่ผู้ออกแบบต้องนำมาพิจารณา

ผ.ก.4.4 การควบคุมงานคอนกรีต

ต้นทุนการควบคุมงานคอนกรีตรวมตั้งแต่ต้นทุนการควบคุมคุณภาพคอนกรีต ณ หน่วยงานก่อสร้าง จนเริ่มใช้งานโครงสร้างนั้น

ผ.ก.5 ความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ในการออกแบบ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการออกแบบ คือ

ผ.ก.5.1 กำลังอัดและอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

สำหรับวัสดุผสมคอนกรีตที่กำหนดให้ ค่ากำลังจะมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ ตาม Ablam's Law ดังนี้

$$f_{cm} = \frac{A}{B \cdot 1.5w/c} \quad (\text{ผ.ก.1})$$

โดย ;


f_{cm} คือ ค่ากำลังอัดของคอนกรีต ณ อายุที่กำหนด

A คือ ค่าคงที่

B คือ ค่าคงที่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของซีเมนต์และค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

โดยน้ำหนัก

- ตามสมการนี้ จะพบว่ากำลังอัดจะเป็นอัตราส่วนผกผันกับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ค่าความสัมพันธ์นี้ สามารถแสดงได้ดังกราฟในรูปที่ ผ.ก.1



รูปที่ ผ.ก.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

ผ.ก.5.2 คุณสมบัติของมวลรวมกับปริมาณน้ำและความสามารถเทได้ของคอนกรีต

- 1) รูปร่างและลักษณะผิว
- 2) ขนาดและส่วนคละ
 - ขนาดคละของมวลรวม
 - ขนาดใหญ่สุดของมวลรวม
 - อัตราส่วนของมวลรวมละเอียดต่อมวลรวมหยาบ
- 3) ปริมาณความชื้น
 - การดูดซึมของน้ำและความชื้นที่ผิว
 - การเพิ่มขึ้นของปริมาตรของทราย
- 4) ความถ่วงจำเพาะ
- 5) หน่วยน้ำหนักและช่องว่าง ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดและส่วนคละของมวลรวม

ผ.ก.5.3 ความสามารถเทได้ของคอนกรีต

จะมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อปริมาณน้ำในส่วนผสม กล่าวคือ ความสามารถเทได้ของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แต่ความสัมพันธ์นี้จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เมื่อคุณสมบัติของวัสดุผสมเปลี่ยนไป รวมทั้งจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการใช้วัสดุผสมพิเศษอื่นๆ ด้วย

การวัดความสามารถเตีได้ของคอนกรีตมีหลายวิธี ผู้ออกแบบควรกำหนดวิธีที่เหมาะสมดังแสดงในตารางที่ ผ.ก.2

ตารางที่ ผ.ก.2 วิธีการวัดค่าความสามารถเตีได้ของคอนกรีต

ประเภทของคอนกรีต	วิธีการวัดค่าความสามารถเตีได้
1) คอนกรีตแข็งหรือ กระด้างมาก	วัดโดยหาค่าเวลาVabe (Vabe Test)
2) คอนกรีตทั่วๆ ไป	วัดค่าขยุตัว (Slump Test)
3) คอนกรีตเหลวมาก	วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของคอนกรีต ที่แผ่กระจายออก(Flow Test)

ผ.ก.5.4 ต้นทุนและประสิทธิภาพการใช้งาน

เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการหาสัดส่วนผสมคอนกรีต ก็เพื่อที่จะให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดและการใช้งาน ในราคาถูกที่สุด

โดยทั่วไปข้อกำหนดของงานคอนกรีต สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ

1) การกำหนดคุณสมบัติทั่วๆ ไป เช่น

- ค่าขยุตัวมาตรฐาน
- ค่ากำลังอัดทั่วๆ ไป
- ความทนทานทั่วๆ ไป

การที่จะให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ทำได้โดยกำหนดสัดส่วนผสมที่มีปริมาณปูนซีเมนต์ต่ำที่สุดและใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุด เป็นต้น

2) การกำหนดคุณสมบัติพิเศษ

- มีความสามารถเทได้สูงมากๆ
- เกิดความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันไม่สูงมาก
- กำลังอัดสูงหรือกำลังอัดสูงในเวลารวดเร็ว
- ความทนทานพิเศษต่างๆ เช่น ทนต่อซัลเฟต เป็นต้น

คอนกรีตพวกนี้อาจจำเป็นต้องใช้วัสดุพิเศษประเภทอื่นๆ เป็นส่วนผสมด้วย เช่น ปูนซีเมนต์และวัสดุทดแทนซีเมนต์ เช่น ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ,ปูนปอร์ตแลนด์ด้านทานซัลเฟต (ประเภท 5), PFA , GGBS , หรือ MS

สารผสมเพิ่ม เช่น สารเร่งหรือหน่วงการก่อตัว, สารลดน้ำ, หรือสารลดน้ำจำนวนมาก, สารกักกระจายฟองอากาศ

มวลรวมพิเศษ เช่น มวลรวมหนัก, มวลรวมเบา, มวลรวมที่มีการหดตัวน้อยมาก

ผ.ก.6 ประเภทของสัดส่วนผสมคอนกรีต

สัดส่วนผสมคอนกรีตสามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1) สัดส่วนผสมโดยปริมาตร

ผู้ออกแบบจะกำหนดอัตราส่วน โดยปริมาตรของปูนซีเมนต์, ทราย, หิน เช่น 1:2:4 คือ ใช้ปูน 1 ส่วน, ทราย 2 ส่วน, และหิน 4 ส่วน โดยปริมาตร วิธีการนี้เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กๆ เท่านั้น

2) Prescribed Mix

วิศวกรผู้ออกแบบ โครงสร้างหรือผู้รับเหมาจะกำหนดสัดส่วนผสมสำหรับโครงการก่อสร้างหนึ่งๆ รวมทั้งรับผิดชอบว่าสัดส่วนผสมนี้ จะสามารถผลิตเป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามต้องการ

3) Designed Mix

ผู้ผลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จะเป็นผู้กำหนดส่วนผสมเพื่อให้ตรงกับความต้องการตามข้อกำหนด รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อสัดส่วนผสมนี้ว่าเป็นไปตามความต้องการ

4) สัดส่วนผสมมาตรฐาน (Standard Mix)

ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ผลิตและเก็บรวบรวมคุณสมบัติของคอนกรีตมาเป็นเวลานานจนได้ข้อมูลมากำหนดเป็นสัดส่วนผสมมาตรฐาน

ผ.ก.7 มาตรฐานการออกแบบคอนกรีต

ดังที่ได้ทราบแล้วว่ากำลังอัดของคอนกรีตมีความผันแปรเนื่องจากองค์ประกอบอื่นๆ มากมาย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต จะต้องทำการทดสอบหาคุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ เก็บรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้หลักวิชาสถิติมาช่วยในการออกแบบ โดยจะต้องออกแบบคอนกรีตให้มีกำลังอัดสูงกว่าที่ข้อกำหนดของงานกำหนดไว้ ซึ่งสามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้

$$f_{cr} = fc' + ks \quad (\text{ผ.ก.2})$$

โดย ; f_{cr} คือ Target Mean Strength หรือกำลังอัดเฉลี่ยที่ผู้ผลิตคอนกรีตต้องผลิต
 fc' คือ กำลังอัดที่กำหนดไว้ในแบบ
 ks คือ ส่วนเผื่อซึ่งประกอบด้วยค่า
เมื่อ k คือ ค่าคงที่
 s คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังอัดจากก้อนตัวอย่าง 30 ค่าหรือมากกว่า

ค่า k ในสมการนี้ได้มาจากหลักวิชาสถิติในเรื่องเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่มาตรฐาน โดยค่า k จะเพิ่มขึ้นถ้าต้องการให้กำลังอัดต่ำกว่าที่ต้อกาลลดลง ดังแสดงค่าในตารางที่ ผ.ก.3

ตารางที่ ผ.ก.3 ค่าคงที่ k และค่าร้อยละของกำลังอัดที่ต่ำกว่า f'_c

ค่าร้อยละของกำลังที่ต่ำกว่า f'_c	ค่า k
20	0.842
10	1.282
5	1.645
2.5	1.960
2	2.054
1	2.326
0	3.000

ผ.ก.8 การผันแปรของกำลังอัด

ตามมาตรฐานการออกแบบคอนกรีต ค่าส่วนเผื่อจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญคือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังอัด หรือค่าผันแปรของกำลังอัด นั้นเอง

การผันแปรของกำลังอัดคอนกรีต แบ่งได้เป็น 2 ประเด็นคือ

- 1) การผันแปรเนื่องจากคุณสมบัติของคอนกรีต
- 2) การผันแปรเนื่องจากการทดสอบ

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ผ.ก.4

ตารางที่ ผ.ก.4 สรุปสาเหตุของการผันแปรของกำลังอัด

การผันแปรเนื่องจากคุณสมบัติของคอนกรีต (ผันแปรในขบวนการผลิต)	การผันแปรเนื่องจากการทดสอบ (ผันแปรในขบวนการควบคุมคุณภาพ)
<ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ - ควบคุมปริมาณน้ำในส่วนผสมไม่ดีพอ - ความชื้นในหินและทรายมีการเปลี่ยนแปลงมาก การผันแปรในปริมาณความต้องการน้ำในส่วนผสม - ส่วนขนาดคละของหินและทราย - วัสดุผสมมีคุณสมบัติไม่สม่ำเสมอ <p>การผันแปรในคุณภาพและอัตราส่วนผสมของวัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หิน, ทราย - ซีเมนต์ 	<ul style="list-style-type: none"> วิธีการสุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสม วิธีการเตรียมตัวอย่างไม่แน่นอน - ปริมาณการกระทุ้ง - การเคลื่อนย้ายตัวอย่าง - การดูแลตัวอย่างคอนกรีตสด การเปลี่ยนแปลงจากการบ่ม - อุณหภูมิ - ความชื้น วิธีดำเนินการทดสอบไม่ดี - การหล่อเสา - การทดสอบกำลังอัด

ผก.9 การออกแบบตามมาตรฐานอเมริกา

ในการหาสัดส่วนผสมของคอนกรีตธรรมดา (Normal Weight Concrete) ตามมาตรฐานของอเมริกานี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบต้องทราบคุณสมบัติต่างๆ กล่าวคือ

1) ปูนซีเมนต์

ความถ่วงจำเพาะ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 188 แต่สามารถใช้ค่า 3.15 สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทั่วไป

2) มวลรวม

- ขนาดคละ ควรมีส่วนคละตามมาตรฐาน ASTM C 33
- ความถ่วงจำเพาะ ทราย ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 128
- หิน ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 127


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ผก12
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ความชื้น ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 70 และ ASTM C 566
- ความละเอียดของทราย ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 125
- หน่ว่น้ำหนักของมวลรวม ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 29

เมื่อทราบคุณสมบัติต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จึงหาสัดส่วนผสมของคอนกรีตตามขั้นตอนที่แสดงในแผนภาพรูปที่ ผ.ก.2

ตารางที่ ผ.ก.5 ค่าความขุบตัวของคอนกรีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างประเภทต่างๆ

ประเภทของงาน	ค่าความขุบตัว	
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
งานฐานราก กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก	8	2
งานฐานรากคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก	8	2
งานก่อสร้างได้น้ำ		
งานพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	10	2
งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก	10	2
งานพื้นถนนคอนกรีตเสริม	8	2
งานคอนกรีตขนาดใหญ่	5	2



รูปที่ ผ.ก.2 แผนภาพออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผก14
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ก.6 ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ

ขนาดความหนา ของโครงสร้าง (cm)	ขนาดโตสุดของวัสดุผสม								
	กาน ผังและเสา		ค้ำคองกรีต		พื้นลาน กดล		พื้นคองกรีต		
	กดล		ไม่เสริมเหล็ก		รับน้ำหนักมาก		รับน้ำหนักน้อย		
	นิ้ว	มม	นิ้ว	มม	นิ้ว	มม	นิ้ว	มม	
5.0-15.0	1/2	3/4	12.5-20	3/4	20	3/4 - 1	20-25	3/4 - 1 1/2	20-40
15.0-30.0	3/4 - 1 1/2	20-40	1 1/2	40	1 1/2	40	1 1/2 - 3	40-75	
30.0-75.0	1 1/2 - 3	40-75	3	75	1 1/2 - 3	40-70	3	75	
มากกว่า 75	1 1/2 - 3	40-75	6	150	1 1/2 - 3	40-75	3 - 6	75-150	

ตารางที่ ผ.ก.7 ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าความยับตัวและวัสดุผสมชนิดต่างๆ

ค่าความยวบหัว (จม)	กริต 1 ม ³ สำหรับวัสดุผสมขนาดต่างๆ							
	3/8 "	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/2 "	2 "	3 "	6 "
	(10 มม)	(12.5 มม)	(20 มม)	(25 มม)	(40 มม)	(50 มม)	(75 มม)	(150 มม)

คอนกรีตที่ไม่มีสารกักกระจายฟองอากาศ (Non Air Entraining Concrete)

3 - 5	205	200	185	180	160	155	145	125
8 - 10	225	215	200	195	175	170	160	140
15 - 18	240	230	210	205	185	180	170	-
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2

คอนกรีตที่มีสารกักกระจายฟองอากาศ (Air Entraining Concrete)

3 - 5	170	175	165	160	145	140	135	120
8 - 10	200	190	180	175	160	155	150	135
15 - 18	215	205	190	185	170	165	160	-
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	8	7	6	5	4.5	4	3.5	3

ตารางที่ ผ.ก.8 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน้ำหนักที่ยอมให้ใช้ได้
สำหรับคอนกรีตในสภาวะเปิดเผยรุนแรง

	โครงสร้างที่เป็ยกตลอด เวลาหรือมีการเขี่ยแข็ง	
ชนิดของ โครงสร้าง	และกระละลาของน้ำ สถับกันบ่อยๆ (เเททะ คอนกรีตก็กระจาย ฟองอากาศทักัน)	โครงสร้างใมน้ำทะเล หรือสถับกับรลฟล
โครงสร้างบางทัก มีเหล็กหุ้มบางทัก		
3 ซม.	0.45	0.40*
โครงสร้างอื่ๆ	0.50	0.45*

* ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟต อาจเพิ่มค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ได้อีก 0.05

ตารางที่ ผ.ก.9 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

กำลังอัดประลัย ของคอนกรีตที่ 28 วัน (กก./ตร.ซม)	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนัก	
	คอนกรีตไม่ได้อาร กักกระจายฟอง อากาศ	คอนกรีตได้อาร กักกระจายฟอง อากาศ
450	0.38	-
400	0.43	-
350	0.48	0.4
300	0.55	0.46
250	0.62	0.53
200	0.7	0.61
150	0.8	0.71

หมายเหตุ:ค่าที่ใช้จากตารางนี้ ทำการทดลองจากแท่งตัวอย่างรูปทรงมาตรฐาน ϕ 15x30 ซม. ถ้าแท่งตัวอย่างเป็น
แบบลูกบาศก์ ค่ากำลังอัดประลัยจะสูงกว่าค่าในตารางประมาณ 20%

ตารางที่ ผ.ก.10 ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต

ขนาดโตสุดของหิน	ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้ง และอัดแน่นต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีต			
	สำหรับค่า โมดูลัสความละเอียด ของทรายต่างๆ กัน			
	2.4	2.6	2.8	3
$\frac{3}{8}$ " (10 มม.)	0.5	0.48	0.46	0.44
$\frac{1}{2}$ " (12.5 มม.)	0.59	0.57	0.55	0.53
$\frac{3}{4}$ " (20 มม.)	0.66	0.64	0.62	0.6
1" (25 มม.)	0.71	0.69	0.67	0.65
$1\frac{1}{2}$ " (40 มม.)	0.76	0.74	0.72	0.7
2" (50 มม.)	0.78	0.76	0.74	0.72
3" (75 มม.)	0.81	0.79	0.77	0.75
6" (150 มม.)	0.87	0.85	0.83	0.81

หมายเหตุ: ค่าที่กำหนดให้ เป็นค่าสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป สำหรับงานคอนกรีตที่ทำได้ง่ายกว่า เช่น ถนน พื้น เป็นต้น เพิ่มค่าเหล่านี้ขึ้นได้อีก 10%

ตารางที่ ผ.ก.11 หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสดโดยประมาณ

ขนาดโตสุดของหิน	หน่วยน้ำหนักของคอนกรีต (กก./ลบ.ม.)	
	คอนกรีตที่ไม่ใช้ สารกักกระจาย ฟองอากาศ	คอนกรีตที่ใช้ สารกักกระจาย ฟองอากาศ
	$\frac{3}{8}$ " (10 มม.)	2285
$\frac{1}{2}$ " (12.5 มม.)	2315	2235
$\frac{3}{4}$ " (20 มม.)	2355	2280
1" (25 มม.)	2375	2315
$1\frac{1}{2}$ " (40 มม.)	2420	2355
2" (50 มม.)	2445	2375
3" (75 มม.)	2465	2400
6" (150 มม.)	2505	2435

ภาคผนวก ข

การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุผสม

ผ.ข.1 : การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์

ผ.ข.1.1 วัตถุประสงค์

เนื่องจากความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ คืออัตราส่วนของน้ำหนักต่อปริมาตรเนื้อแท้ของตัวมันเอง ซีเมนต์แต่ละชนิดจะมีความถ่วงจำเพาะเฉพาะตัวคงที่เสมอไป เมื่อใดที่ซีเมนต์เสื่อมคุณภาพลง ความถ่วงจำเพาะจะต่ำกว่าปกติและเราจะรู้ว่าซีเมนต์นี้ใช้ได้หรือไม่จากการลดลงของความถ่วงจำเพาะนี้เอง ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องทราบความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ที่จะนำมาใช้ผสมคอนกรีต

ผ.ข.1.2 วัสดุและการจัดเตรียมตัวอย่าง

- 1) ซีเมนต์ ซีเมนต์ที่นำมาใช้ทดสอบเปรียบเทียบแต่ละชนิด ควรเป็นซีเมนต์ใหม่ยังไม่เสื่อมคุณภาพหรือจับเป็นก้อนแข็ง หากเป็นซีเมนต์ใหม่ให้ตัดออกจากถุงหรือภาชนะเก็บได้โดยตามจำนวนที่ต้องการ (ประมาณครึ่งละ 100 กรัม) หากเป็นซีเมนต์เก่าให้เลือกตัดจากส่วนตอนกลางถุงหรือภาชนะเก็บในปริมาณ 5 กก. แล้วนำมาทำ quartering คือ การเก็บตัวอย่างแบบแบ่งเป็น 4 ส่วนแล้วเลือกเอาเฉพาะสองส่วนตรงข้ามมาใช้ หรือนำมาแบ่งเป็นสี่ส่วนซ้ำอีก เพื่อให้เหลือปริมาณที่ต้องการ
- 2) น้ำมันก๊าด หรือน้ำมันเบนซิน ประมาณ 500 มิลลิลิตร

ผ.ข.1.3 อุปกรณ์การทดลอง

- 1) ขวดแก้วสำหรับหาความถ่วงจำเพาะของเลชตาเลีย
- 2) ตาชั่ง (ความละเอียดอย่างต่ำ 0.2 กรัม)
- 3) ถ้วยตวง
- 4) ลวดแยง
- 5) ผ้าแห้งหรือแผ่นยาง
- 6) เทอร์โมมิเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผ.ข.1.4 ขั้นตอนการทดลอง

- 1) เช็ดขวดแก้วให้สะอาด แล้วเติมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันเบนซินลงในขวดแก้วให้ปริมาณอยู่ระหว่าง 250 มล. และ 251 มล.
 - 2) ใช้ผ้าถูน้ำมันที่ค้างอยู่ภายในช่องหลอดตีบให้หมด เสร็จแล้วนำขวดแก้วแช่ลงในน้ำที่ทราบอุณหภูมิอย่างน้อย 30 นาที จึงยกขึ้นมาอ่านระดับของน้ำมันครั้งแรก โดยให้ค่าที่อ่านได้เป็น n_1 เนื่องจากระดับของน้ำมันก๊าดไม่เรียบตรงเหมือนน้ำธรรมดา ระดับผิวของน้ำมันก๊าดนั้นจะเว้าเป็นรูปโค้งหงาย ดังนั้น การอ่านค่าระดับให้วัดที่จุดต่ำสุดของส่วนโค้ง
 - 3) ค่อยๆเติมซีเมนต์ที่จัดเตรียมไว้ทีละน้อยลงในขวดแก้ว มีข้อควรระวังคืออย่าให้ซีเมนต์หก และอย่าให้มีสารอื่นเจือปน ถึงตอนนี้ระดับของน้ำมันก๊าดหรือเบนซินจะสูงขึ้นมาถึงคอขวดส่วนบน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กลิ้งขวดไปมาเพื่อไล่ฟองอากาศ การกลิ้งควรใช้ผ้าหรือแผ่นยางนุ่มๆรองรับ และข้อสำคัญคือ ควรปิดจุกขวดแก้วเสียก่อนเพื่อป้องกันการระลอกของน้ำมัน
- **หมายเหตุ :** ก่อนถึงขั้นตอนนี้หากเกรงว่าซีเมนต์จะขาด ไปจากที่ได้เตรียมไว้ ให้นำขวดแก้วที่เติมน้ำมันก๊าดแล้วไปชั่งบนตีกน้ำหนักเสียก่อน และเมื่อเติมวีเมนต์แล้วจึงนำไปชั่งอีกครั้ง จะได้น้ำหนักที่แท้จริงของซีเมนต์ในขวดแก้ว
- 4) จากนั้นไปแช่ในน้ำที่ทราบอุณหภูมิ นานประมาณ 30 นาที ก่อนยกขวดแก้วขึ้นให้ทำการตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำเสียก่อนว่าแตกต่างจากการวัดครั้งแรกเกิน $0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ หรือไม่ หากเกินจะต้องรอจนกว่าอุณหภูมิจะลดหรือเพิ่มให้อยู่ภายในขอบเขตที่กล่าวแล้วจึงจะยกขวดขึ้นมาได้และอ่านระดับของน้ำมันก๊าดอีกครั้งหนึ่ง โดยให้เป็นระดับ n_2
 - 5) ค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์จะได้จากค่าเฉลี่ยของการทดลองดังกล่าว 2 ครั้ง ค่าที่ได้จะต้องไม่ต่างกันเกิน 0.01 โดยการแทนค่าเพื่อหาความถ่วงจำเพาะจากสมการข้างล่างนี้

$$\text{ความถ่วงจำเพาะ} = \frac{\text{น้ำหนักซีเมนต์ที่แท้จริงในขวดแก้ว}}{\text{ปริมาตรน้ำมันก๊าดที่เพิ่ม}(n_2 - n_1)} \quad (\text{ผ.ข.1})$$

ผ.ข.2 : การทดสอบหาส่วนละเอียดของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ

(Seive Analysis of Fine and Coarse Aggregates) ASTM : C 136

ผ.ข.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาขนาดของมวลรวมละเอียดโดยใช้ตะแกรงขนาดมาตรฐาน สำหรับหาค่าพิสัยความละเอียด (Fineness modulus) ซึ่งเป็นดัชนีที่เป็นปฏิกิริยาโดยประมาณกับขนาดเฉลี่ยของอนุภาคในมวลรวมที่กำหนดให้ นั่นคือ มวลรวมยิ่งหยาบค่าพิสัยความละเอียดก็ยิ่งสูงขึ้น

ผ.ข.2.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- 1) มวลรวมละเอียด คือทรายประมาณ 500 กรัม
- 2) มวลรวมหยาบ คือ หินหรือกรวด ประมาณ 1000 กรัม
- 3) ตะแกรงขนาดมาตรฐาน เบอร์ 4,8,16,30,50 และ 100 สำหรับทราย
- 4) ตะแกรงขนาดมาตรฐาน ขนาด 3" ,2" ,1" ,3/4" ,1/2" ,3/8" และ No. 4 สำหรับหินหรือกรวด
- 5) เครื่องเขย่าตะแกรง
- 6) ตาชั่งขนาดใหญ่
- 7) เตอบ

ผ.ข.2.3 ขั้นตอนการทดลอง


ผ.ข.2.3.1 การหาส่วนขนาดละเอียดของทราย

- 1) เตรียมทรายสำหรับการทดสอบด้วยการตรวจดูว่าชื้นหรือไม่ ปกติควรเป็นทรายที่แห้ง หากชื้นเกินไปควรอบเสียก่อน
- 2) เตรียมชุดของตะแกรงด้วยการทำความสะอาดไม่ให้มีเศษฝุ่นผงค้างอยู่ภายในช่อง ชั่งน้ำหนักตะแกรงทุกขนาดและบันทึกไว้ พร้อมกับจัดเรียงซ้อนตามลำดับ พร้อมถาดรองอยู่ล่างสุด
- 3) ค่อยๆเททรายที่เตรียมพร้อมไว้แล้วลงในชุดตะแกรง ปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปเข้าเครื่องเขย่า จับเวลาประมาณ 10 นาที
- 4) ถึงขณะนี้ทรายที่มีเม็ดขนาดต่างๆ จะถูกแยกแยะไปอยู่ในตะแกรงขนาดต่างๆ เช่นกัน ให้นำตะแกรงที่มีทรายค้างอยู่นั้นนำไปชั่งและจดบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่ง แล้วคำนวณค่าพิสัยความละเอียดต่อไป

ผ.ข.2.3.2 การหาส่วนขนาดกะของหิน

- 1) เตรียมหินสำหรับทดลอง หากเป็นหินขนาดเล็ก คือ มีขนาดโตสุดไม่เกิน ให้ใช้ประมาณ 5 กก. แต่หากเป็นหินใหญ่ควรใช้ประมาณ 20 กรัม
- 2) ดำเนินการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองของทราย ตั้งแต่ข้อ 2-4

- ** หมายเหตุ :
- 1) ค่าพิกัดความละเอียดของมวลรวม จะหาได้จากผลรวมของอัตราที่ค้างอยู่บนตะแกรงทั้งหมดหารด้วย 100
 - 2) ทรายสำหรับใช้ในงานคอนกรีตทั่วไป ควรมีค่าพิกัดความละเอียดระหว่าง 2.3-3.1
 - 3) หินหรือกรวดที่ใช้ในงานคอนกรีต ควรมีค่าพิกัดความละเอียดระหว่าง 5.5-8



ผ.ข.3 : การหาความจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวมหยาบ

(Test for Specific Gravity and Absorbtion of Coarse Aggregate) ASTM : C 127 – 77

ผ.ข.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อหาความถ่วงจำเพาะและอัตราการดูดซึมของมวลรวมหยาบ เพื่อประโยชน์ในการ
ออกแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรีต

ผ.ข.3.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- 1) มวลรวมหยาบประมาณ 5 กก. ได้มาจากการแบ่งสี และคัดเอามวลรวมหยาบที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4
ออก
- 2) ตะกร้าลวดที่สามารถใส่มวลรวมได้ถึง 5 กก.
- 3) เตาดอบ
- 4) ตาชั่งขนาดใหญ่
- 5) ตะแกรงเบอร์ 4
- 6) โถแก้วกันความชื้น

ผ.ข.3.3 ขั้นตอนการทดลอง

- 1) เตรียมวัสดุที่จะนำมาทำการทดลอง ด้วยการล้างให้ทั่วถึงเพื่อให้ฝุ่นผงหรือวัสดุอื่นๆ ที่ติดอยู่กับผิว
หลุดออกจนหมด และตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1-3 ชม.
- 2) จากนั้นให้แช่วัสดุในน้ำสะอาดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ชม.
- 3) นำวัสดุขึ้นจากน้ำเมื่อครบเวลา เทลงบนผ้าผืนใหญ่ๆ ที่สามารถดูดซับน้ำได้กึ่งวัสดุไปมาเพื่อให้ผ้า
ซับน้ำจนสังเกตด้วยตาเปล่าไม่เห็นมีน้ำอยู่ที่ผิววัสดุ แม้ว่าที่จริงแล้วผิวจะยังชื้นอยู่ก็ตาม หรือถ้าวัสดุ
เป็นก้อนใหญ่มากอาจจับมาเช็ดเป็นก้อนๆ ไปก็ได้ แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดการระเหยหายไปของน้ำ
ขณะอยู่ในขั้นตอนนี้
- 4) วัสดุที่จับขั้นตอนที่ 3 นี้ จะเรียกว่าอยู่ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง ให้นำตัวอย่างนี้ชั่งน้ำหนักเพื่อบันทึก
ไว้แล้วรีบใส่ลงในตะกร้าลวดและทำการชั่งวัสดุนี้ในน้ำทันที และบันทึกค่าไว้เช่นกัน

5) หลังจากนั้นนำวัสดุเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิระหว่าง 100-110 องศา ประมาณ 1 ชม. แล้วจึงนำมาใส่ในโถแก้วกันความชื้น เพื่อทิ้งให้วัสดุตัวอย่างเย็นลงตามปกติอีกประมาณ 1-3 ชม. แล้วจึงชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่ง

6) จากนั้นให้นำค่าต่าง ๆ มาคำนวณหาตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

$$\text{ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม (ขณะวัสดุมีความชื้นอากาศ)} = A/B-C$$

$$\text{ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม (ภายใต้สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง)} = B/B-C$$

$$\text{ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม (เมื่อวัสดุแห้งสนิท)} = A/A-C$$


$$\text{อัตราการดูดซึม} = [(B-A)/A] \times 100$$

โดยที่;

A = น้ำหนักมวลรวมที่ชั่งในอากาศหลังจากผ่านการอบแห้งสนิทแล้ว

B = น้ำหนักมวลรวมที่ชั่งในอากาศภายใต้สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง

C = น้ำหนักมวลรวมที่ชั่งในน้ำ



ผ.ข.4 : การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวม

(Test for Unit Weight of Aggregate) ASTM : C 29 – 76

ผ.ข.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวมต่อหน่วยปริมาตรของมวลรวม ทั้งนี้เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

ผ.ข.4.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- 1) มวลรวม
- 2) ตาชั่ง
- 3) เหล็กกระทุ้ง เป็นแท่งเหล็กกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาวประมาณ 60 ซม. มีปลายด้านกระทุ้งมนเป็นลักษณะครึ่งวงกลม
- 4) ภาชนะสำหรับวัดหน่วยน้ำหนัก อาจเป็นภาชนะโลหะรูปทรงกระบอก ควรมีมือจับทั้งสองข้าง ขนาดของภาชนะต้องเป็นไปตามตารางข้างล่างนี้

ตารางที่ ผ.ข.1 ขนาดของภาชนะสำหรับวัดหน่วยน้ำหนัก

ปริมาตร ลิตร	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มม.	ความสูงภายใน มม.	ความหนาแน่นสุด มม.		ขนาดโคสุดของมวลรวม มม.
			ก้นภาชนะ	ผนังข้าง	
3	153-157	158-162	5.0	2.5	12.5
10	203-207	303-307	5.0	2.5	25.0
15	253-257	293-297	5.0	3.0	37.0
30	353-357	303-307	5.0	3.0	100.0

ผ.ข.4.3 ขั้นตอนการทดลอง

ผ.ข.4.3.1 การหาหน่วยน้ำหนักของน้ำ

- 1) เติมน้ำใส่ภาชนะให้เต็มและทำให้ไม่มีฟองอากาศอยู่เลย พร้อมปิดฝาด้วยกระจกใส
- 2) วัดอุณหภูมิของน้ำ เพื่อนำไปคำนวณหาหน่วยน้ำหนัก โดยเทียบจากตารางข้างล่างนี้
- 3) หาค่าแฟกเตอร์ของภาชนะโดยการหารหน่วยน้ำหนักของน้ำด้วยน้ำหนักน้ำในภาชนะ

ผ.ข.4.3.2 การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักเมื่อมวลรวมอัดตัวแน่น

- 1) โดยวิธีใช้เหล็กกระทุ้ง (Roding procedure) วิธีนี้เหมาะสำหรับมวลรวมที่มีขนาดโตสุดไม่เกิน 37.5 มม.
 - 1.1) เทมวลรวมสำหรับทดลองในภาชนะให้สูงประมาณ 1/3 เท้า และเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบและใช้เหล็กกระทุ้งให้เกือบถึงกัน โดยแผ่กระจายให้ทั่วผิวหน้ารวม 25 ครั้ง จากนั้นใส่มวลรวมลงไปอีก 1/3 เท้าทำการกระทุ้งเช่นเดียวกันและใส่ลงไปอีกเป็นชั้นสุดท้าย กระทุ้งอีก 25 ครั้ง เสร็จแล้วให้ปาดผิวหน้าของมวลรวมให้เรียบเสมอกับแนวขอบของภาชนะอย่าให้บวมหรือโปนเป็นอันขาด
 - 1.2) ชั่งน้ำหนักภาชนะที่บรรจุมวลรวมดังกล่าว เพื่อคำนวณหาน้ำหนักเฉพาะของมวลรวมโดยแท้ โดยชั่งให้ได้ความละเอียดถึง 0.1% แล้วคูณด้วยแฟกเตอร์ที่หาได้ในข้อ 3 ของข้อ 4.3.1 จะได้ค่าหน่วยน้ำหนักของมวลรวมเมื่ออัดตัวแน่น
- 2) โดยวิธีกระแทกภาชนะ (Jigging procedure) วิธีนี้เหมาะสำหรับมวลรวมที่มีขนาดโตสุดเกินกว่า 37.5 มม.แต่ไม่เกิน 100 มม.
 - 2.1) แบ่งเทมวลรวมใส่ภาชนะเป็น 3 ชั้น เช่นเดียวกับวิธีใช้เหล็กกระทุ้งแต่วิธีนี้ภาชนะควรนำมาวางบนพื้นที่แข็งเช่น พื้นคอนกรีต เป็นต้น ทั้งนี้เพราะเมื่อเทมวลรวมแต่ละชั้นแล้วให้เอียงภาชนะเพื่อให้ด้านตรงข้ามสูงขึ้นจากพื้นไม่เกิน 50 มม. และปล่อยให้ตกกระแทกพื้นเป็นจำนวน 25 ครั้ง เสร็จแล้วเอียงกลับมาอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ด้านที่ติดพื้นต่อนแรกนั้นยกลอยขึ้นมา 50 มม.

บ้าง และปล่อยให้ตกกระทบบนอีก 25 ครั้งเช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้ทั้ง 3 ครั้ง จึงปาดผิวหน้ามวล ให้เรียบ ไม่ให้ปูดหรือบวมแล้วนำไปชั่ง

- 2.2) เมื่อได้น้ำหนักที่แท้ของมวลรวมแล้ว คูณด้วยแฟกเตอร์ที่หาได้ในข้อ 3 ของข้อ 4.3.1 ก็จะได้ค่าน้ำหนักหน่วยน้ำของมวลรวมเมื่ออัดตัวแน่นเช่นเดียวกัน

ตารางที่ ผข.2 แสดงค่าน้ำหนักหน่วยน้ำ

อุณหภูมิ °c	กก./ม ³
15.	999.
18.	998.
21.	997.
2	997.
23.	997.
26.	996.
29.	995.



ผ.ข.5 : การทดสอบหาปริมาณความชื้นในมวลรวม

(Test for Total Moisture Content of Aggregate by Drying) ASTM : C 566 – 67

ผ.ข.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาอัตราของปริมาณความชื้นทั้งหมดที่มีอยู่ในมวลรวม โดยการทำให้มวลรวมแห้งด้วยการเผา ซึ่งจะทำได้น้ำหนักที่แท้จริงของมวลรวมสำหรับซึ่งผสมคอนกรีต

ผ.ข.5.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- 1) มวลรวม ใช้ประมาณ 4 – 6 กก. สำหรับมวลรวมหยาบและประมาณ 0.5 กก. สำหรับมวลรวมละเอียด
- 2) ตาชั่ง ที่วัดละเอียดถึง 0.1
- 3) เตาเผา
- 4) ภาชนะบรรจุตัวอย่างเช่น ปีก
- 5) แท่งเหล็ก สำหรับคนมวลรวม

ผ.ข.5.3 ขั้นตอนการทดลอง

- 1) ชั่งน้ำหนักที่แท้จริงของมวลรวมขึ้นที่จะนำมาทดสอบ แล้วเทลงในภาชนะบรรจุ นำไปใส่หรือวางบนเตาเผาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิสม่ำเสมอ ใช้แท่งเหล็กคนมวลเป็นระยะๆ เพื่อให้มวลรวมทุกก้อนได้รับความร้อนทั่วถึงกัน
- 2) เมื่อมวลรวมแห้งสนิทแล้ว นำไปชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่ง
- 3) ปริมาณความชื้นที่อยู่ในมวลรวมจะหาได้จากสมการที่ ผ.ข.2

$$P = 100(W - D)/D$$

(ผ.ข.2)

โดยที่;

P = ปริมาณความชื้น %

W = น้ำหนักมวลรวมก่อนเผา

D = น้ำหนักมวลรวมหลังเผา