

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การสังเคราะห์วัสดุประกอบร่วมระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีน
ไฟโบรอินกับไฮดรอกซีเอปาทาइट



เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 107794
วัน,เดือน,ปี 14 พ.ค. 2553

b. 12212324
i.

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเคมีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

The Synthesis of Composite of Silk Fibroin with
Hydroxyapatite



A Special Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the
Degree of Bachelor of Science
Department of Chemistry
Faculty of Science

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

2006

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงการพิเศษเรื่อง การสังเคราะห์วัสดุประกอบร่วมระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีน
ไฟโบรอินกับไฮดรอกซีเอปาทิต

นักศึกษา นางสาวนุชนาถ จำรัส
นางสาวรสสุคนธ์ ผ่องสวัสดิ์

ภาควิชา เคมี

สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2549

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง อนุมัติให้
โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการตรวจสอบ	ลายมือชื่อ
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ปรัชญาวารการ	
กรรมการ รศ.ดร. กัญญา ตันติวิสุทธิกุล	
กรรมการ รศ.ดร. มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์	



(ผศ.ดร. ประยงค์ ดวงดี)

หัวหน้าภาควิชา

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ	การสังเคราะห์วัสดุประกอบร่วมระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีแอปาทาइट
นักศึกษา	นางสาว นุชนาถ จำรัส นางสาว รสสุคนธ์ ผ่องสวัสดิ์
ภาควิชา	เคมี คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา	2549
สาขาวิชา	เคมีอุตสาหกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.มาลินี ชัยสุภกิจสินธุ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์วัสดุประกอบร่วมระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินจากไหมไทยนางน้อยกับไฮดรอกซีแอปาทาइट (HAp) แบ่งการเตรียมเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมผงไหมไฟโบรอินจากไหมไทยนางน้อยได้ผลิตภัณฑ์เป็นผงสีขาวอมเหลือง ขั้นที่สองเป็นการเตรียมเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินโดยละลายใน 1,1,1,3,3,3-เฮกซะฟลูออโรอีทานอลและใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์เป็นสารทำให้เกิดรูพรุน ขั้นที่สามเป็นการเตรียมวัสดุประกอบร่วมระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างไฟโบรอินกับ HAp โดยแช่เนื้อเยื่อโครงสร้างในสารละลาย HAp ความเข้มข้น 0.5 และ 1.0% w/v ที่ pH 10 เป็นเวลา 4, 8, 12 และ 16 วัน ที่อุณหภูมิห้อง

ผลการตรวจวิเคราะห์จากเทคนิค FTIR และ TGA แสดงให้เห็นว่าผงไหมไฟโบรอินจากขั้นตอนแรกและเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินจากขั้นที่ 2 มีโครงสร้างและอุณหภูมิการสลายตัวคล้ายกันแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการเตรียมไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของไฟโบรอินจากไหมและเนื้อเยื่อโครงสร้างที่แช่ในสารละลาย HAp ความเข้มข้น 1.0% w/v เป็นเวลา 16 วัน นั้นมีความแข็งแรงกอดดีสูงและความสามารถในการดูดน้ำต่ำ ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาพจากเทคนิค SEM แสดงให้เห็นว่ามีอนุภาคสีขาวมาเกาะบนเนื้อเยื่อโครงสร้าง และเมื่อวิเคราะห์อนุภาคสีขาวด้วยเทคนิค FTIR และ TGA สเปกตรัมที่ได้และอุณหภูมิการสลายตัวคล้ายกับสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกซีแอปาทาइट

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Special Project Title	The Synthesis of Composite of Silk Fibroin with Hydroxyapatite
Student	Miss Nuchanat Jamrat Miss Rossukon Phongsawat
Department of	Chemistry Faculty of Science
Major	Industrial Chemistry
Year	2006
Special Project Advisor	Assoc.Prof.Dr.Malinee Chaisupakitsin

ABSTRACT

This research study on synthesis of composite between scaffold made from Thai silk fibroin, Nang Noi, and hydroxyapatite. Preparation divided into 3 steps. First, preparation of fibroin powder from cocoon of Nang Noi, and obtained yellowish powder. Second, preparation of scaffold by dissolution with 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropanol and used sodium chloride salt as porogen. Third, preparation of composites between fibroin scaffold and hydroxyapatite by soaking the scaffold in hydroxyapatite solution concentration 0.5 and 1.0 % w/v at pH 10 for 4, 8, 12 and 16 days under room temperature.

The results from FTIR and TGA technique indicated that fibroin powder from first step and fibroin scaffold have similar structure and decomposition temperature. This means that preparation process did not affect on the structure of silk fibroin. The experimental results of soaking fibroin scaffold in 1.0% w/v of hydroxyapatite solution for 16 days provided the high compressive strength of scaffold-HAP and low water absorption. SEM micrographs showed white particles deposited on surface of scaffold. After analysis these white particles by using FTIR and TGA, they were found that the spectrum and the decomposition temperature of white particles was similar to calcium hydroxyapatite.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. มาลินี ชัยศุกกิจสินธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมให้รู้จักการทำงานอย่างมีระเบียบรอบคอบ และความช่วยเหลือในการดำเนินงาน โครงการพิเศษนี้มาตลอด

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. จุฑารัตน์ สิริชัยสิทธิ์ และ รศ.ดร. กัญญา ตันตวิสุทธิกุล อาจารย์ คณะกรรมการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ให้ความอนุเคราะห์การตรวจทาน และแก้ไขโครงการพิเศษฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมี และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครื่องมือฯ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือ เพื่อปฏิบัติงานจนโครงการพิเศษนี้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านแรงงานความคิดและเป็นกำลังใจให้เสมอมา

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน ที่ให้การศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีจนสำเร็จการศึกษา

นางสาว นุชนาถ จำรัส
นางสาว รสสุคนธ์ ผ่องสวัสดิ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญรูป	ฉ
สารบัญตาราง	ช
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ	ฌ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญที่มาจากโรงงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ขอบเขตการศึกษาโรงงานวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	
2.1 ใหม่	4
2.2 สีของรังใหม่	5
2.3 โครงสร้างของโปรตีน	10
2.4 สมบัติบางประการและปฏิกิริยาของโปรตีน	12
2.4.1 สมบัติบางประการทางกายภาพ	12
2.4.2 สมบัติทางเคมี	13
2.4.3 ปัจจัยที่ทำให้โปรตีนเปลี่ยนแปลงสภาพ	13
2.5 ใหม่ไฟโบรอิน	14
2.5.1 สมบัติของเส้นใยใหม่ไฟโบรอิน	20
2.5.2 การปรับปรุงเส้นใยใหม่ด้วยวิธีการทางเคมี	24
2.5.3 การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ	26
2.6 เนื้อเยื่อวิศวกรรม	29
2.6.1 วัสดุสำหรับทำ Scaffold	30
2.6.2 การสังเคราะห์เนื้อเยื่อวิศวกรรม	31

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
2.6.3 สมบัติที่จำเป็นที่สุดของ Scaffold	33
2.7 โฟโรเจน	34
2.7.1 การเลือกและการเติมโฟโรเจน	34
2.8 สารประกอบไฮดรอกซีเอปาทิต	35
2.8.1 โครงสร้างผลึกไฮดรอกซีเอปาทิต	35
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	36
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	40
3.2 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง	41
3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	41
3.4 วิธีการทดลอง	43
บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล	
4.1 การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของผงไหมไฟโบรอิน	45
4.2 การเตรียมเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน	46
4.3 การเตรียมวัสดุประกอบร่วมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีเอปาทิต	47
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	
5.1 การสังเคราะห์เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน	57
5.2 การเตรียมสารละลายไฮดรอกซีเอปาทิต	57
5.3 การเตรียมวัสดุประกอบร่วมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีเอปาทิต	57
5.4 ข้อเสนอแนะ	57
เอกสารอ้างอิง	59
ภาคผนวก ก การคำนวณ	62
ภาคผนวก ข อินฟราเรดสเปกตรัม	67
ภาคผนวก ค ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคจากเครื่อง SEM	70
ภาคผนวก ง เทอร์โมแกรมจากเครื่อง TGA	73
ภาคผนวก จ สมบัติเชิงกลโดยวัดความสามารถในการรับแรงกด	75
ภาคผนวก ฉ แพทเทิร์นการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์จากเครื่อง XRD	77

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 สีของรังไหมจากพันธุ์ไหมต่างๆ	6
รูปที่ 2.2 โครงสร้าง α -เฮลิกซ์	11
รูปที่ 2.3 โครงสร้าง β -ชีทของพอลิเพปไทด์	12
รูปที่ 2.4 โครงสร้างสามมิติของไหม	15
รูปที่ 2.5 (ก) ลักษณะ โครงสร้างแบบเบต้า (β - plated sheet) (ข) ลักษณะ โครงสร้างแผ่นจีบแบบแอนติพาราเลล (Antiparallel pleated sheet structure) (ค) พาราเลล (Parallel pleated sheet structure)	16
รูปที่ 2.6 (ก) แสดงภาคตัดขวางของเส้นไหมจากรังไหม <i>Bombyx mori</i> (ข) โยไฟโบรอิน	21
รูปที่ 2.7 โครงสร้างของเส้นใยไหม	21
รูปที่ 2.8 SEM ของเส้นไหมไหมเลี้ยง (<i>Bombyx mori</i>) ไหมคืบที่ ไม่มีการลอกกาวไหม (เซรีซิน) ออก	22
รูปที่ 2.9 SEM แสดงเส้นไหมที่มีการลอกกาวไหม (เซรีซิน) ออก โดยสกัดเป็นเวลา 60 นาที	22
รูปที่ 2.10 องค์ประกอบของกระดูกในร่างกาย	35
รูปที่ 2.11 โครงผลึกของไฮดรอกซีเอปาทาइट	36
รูปที่ 4.1 อินฟราเรดสเปกตรัมของผงไหมไฟโบรอิน	45
รูปที่ 4.2 TGA เทอร์โมแกรมของผงไหมไฟโบรอิน	46
รูปที่ 4.3 อินฟราเรดสเปกตรัมของเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน	47
รูปที่ 4.4 TGA เทอร์โมแกรมของเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน	47
รูปที่ 4.5 กราฟแสดงน้ำหนักของเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่ สารละลาย HAp ที่ความเข้มข้น 0.5% w/v	48
รูปที่ 4.6 กราฟแสดงน้ำหนักของเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่ สารละลาย HAp ที่ความเข้มข้น 1.0% w/v	48
รูปที่ 4.7 ลักษณะ โครงสร้างทางจุลภาคที่พื้นผิวของวัสดุประกอบร่วมระหว่างเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีเอปาทาइटความเข้มข้น 0.5% w/v ที่ก้ำกัวยาย 50 เท่า	49

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.8	ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคที่พื้นผิวของวัสดุประกอบรวมระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีแอปาไทต์ ความเข้มข้น 1.0% w/v ที่กำลังขยาย 50 เท่า	50
รูปที่ 4.9	อินฟราเรดสเปกตรัมโดย a. ผงไหมไฟโบรอิน b. เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินก่อนแช่สารละลาย HAp c. เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 0.5% w/v เป็นเวลา 16 วัน และ d. เนื้อเยื่อโครงสร้างหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 1.0% w/v เป็นเวลา 16 วัน	51
รูปที่ 4.10	อินฟราเรดสเปกตรัมโดย a. เนื้อเยื่อโครงสร้างก่อนแช่สารละลาย HAp b. เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 1.0% w/v เป็นเวลา 16 วัน c. ผงไฮดรอกซีแอปาไทต์ d. ผงแคลเซียมไฮดรอกไซด์	52
รูปที่ 4.11	TGA เทอร์โมแกรมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 0.5 % w/v เป็นเวลา 16 วัน	53
รูปที่ 4.12	TGA เทอร์โมแกรมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 1.0 % w/v เป็นเวลา 16 วัน	53
รูปที่ 4.13	กราฟแสดงความสามารถในการรับแรงกดของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน โดย a. ก่อนแช่สารละลาย HAp b. หลังแช่สารละลาย HAp ที่ความเข้มข้น 1.0 % w/v เป็นเวลา 16 วัน	54
รูปที่ 4.14	กราฟแสดงความสามารถในการดูดน้ำของวัสดุประกอบก่อนและหลังแช่สารละลาย HAp ที่ความเข้มข้น 1.0%w/v เป็นเวลา 16 วัน	54
รูปที่ 4.15	แพทเทิร์นการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินก่อนแช่สารละลาย HAp	55
รูปที่ 4.16	แพทเทิร์นการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 0.5 % w/v เป็นเวลา 16 วัน	56
รูปที่ 4.17	แพทเทิร์นการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 1.0 % w/v เป็นเวลา 16 วัน	56

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 2.1	แสดงชื่อของกรดแอลฟาอะมิโนที่พบมากในธรรมชาติ มี 20 ชนิด	10
ตารางที่ 2.2	สูตรโครงสร้างของกรดอะมิโนที่พบในใหม่	15
ตารางที่ 2.3	คุณสมบัติและหน้าที่สำคัญของกรดอะมิโนในผงใหม่ที่มีต่อร่างกาย	17
ตารางที่ 2.4	กรดอะมิโนในไฟโบรอินและเซรีซินของไหมไทยนางน้อย	20



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

HAp	Hydroxyapatite
FTIR	Fourier Transform Infrared Spectrophotometer
Scaffold	เนื้อเยื่อวิศวกรรม
SEM	Scanning Electron Microscope
nm	นาโนเมตร
TGA	Thermogravimetric Analyzer
XRD	X-ray diffractometer
T _d	อุณหภูมิสลายตัว
w/v	น้ำหนักต่อปริมาตร
%	เปอร์เซ็นต์
v	เลขคลื่น
μm	ไมโครเมตร
°C	องศาเซลเซียส
°F	องศาฟาเรนไฮต์
1°	primary
2°	secondary
3°	tertiary

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการวิจัย

หนอนไหม(Silkworm) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bombyx mori อยู่ในวงศ์ Bombycidae หนอนไหม เป็นแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (Completely metamorphosis insect) ผลิตเส้นไหม ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติ จัดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างที่เรียกว่า โปรตีน สามารถแยกกรดอะมิโนออกจากโปรตีนได้โดยการไฮโดรไลส์ด้วยกรด กรดอะมิโนที่พบในโปรตีนมีทั้งหมด 20 ชนิด โปรตีนเส้นไหมองค์ประกอบหลักทางเคมี คือ โปรตีนที่เรียกว่าไฟโบรอิน (Fibroin) เป็นเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำ (ประมาณ 78% ของน้ำหนักไหมดิบ) และอีกชนิดหนึ่งคือ โปรตีนที่เรียกว่าเซริซิน (Sericin) ซึ่งเป็นกาวไหมที่ทำให้เส้นใย 2 เส้นติดกัน สามารถละลายน้ำได้ ไหมสามารถนำไปใช้งานอยู่ในรูปของเส้นใยสิ่งทอและการเป็นวัสดุทางการแพทย์ เนื่องจากเหนียวและทนต่อการเข้าทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งยังเข้ากับเนื้อเยื่อมนุษย์ได้ดี

เนื้อเยื่อวิศวกรรม ถูกจำกัดความเป็นศาสตร์ 2 ศาสตร์ที่ใช้ประโยชน์ตามหลักของวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกี่ยวกับการพัฒนาของชีววิทยาเพื่อแทนที่ ซ่อมแซม รักษาหรือปรับปรุงเนื้อเยื่อ ในการออกแบบเนื้อเยื่อวิศวกรรมนั้นวัสดุและเทคนิคการผลิตจะเป็นสิ่งสำคัญ จุดมุ่งหมายของการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ Scaffold ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะอย่างรูพรุนที่มากและขนาดรูที่เพียงพอ จึงเป็นที่ต้องการจากงานวิจัย เพื่อสะดวกในการเพาะเซลล์และแพร่ผ่านตลอด ทำให้โครงสร้างสมบูรณ์ของทั้งเซลล์และสารอาหาร การเสื่อมสภาพทางชีวภาพเป็นส่วนสำคัญของ Scaffold ที่ต้องการ เพื่อดูดซับเนื้อเยื่อเวดล้อมภายนอกที่จำเป็นจากการผ่าตัดเอาออกไป อัตราของการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเท่ากับอัตราการเกิดเนื้อเยื่อใหม่ นั่นคือ ขณะเซลล์เกิดขึ้นมีโครงสร้างเมตริกซ์ธรรมชาติรอบๆเซลล์ Scaffold สามารถให้โครงสร้างที่สมบูรณ์ภายในร่างกาย และในที่สุดก็จะแตกออกจากเนื้อเยื่อใหม่ ซึ่งเนื้อเยื่อใหม่จะต้องรับน้ำหนักต่อไป

ในงานวิจัยนี้เป็นการนำรังไหมไทยนางน้อย สีเหลือง จากจังหวัดขอนแก่นที่ตัดรังเพื่อเอาหนอนไหมออกไปและไม่สามารถนำไปใช้ในการทอผ้าได้แล้ว มาทดลองผลิตเป็นวัสดุทางการแพทย์ โดยใช้โปรตีนไฟโบรอินเตรียมเนื้อเยื่อ โครงสร้าง (Scaffold) ลักษณะคล้ายฟองน้ำที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำและสารละลายบางชนิดได้เป็นอย่างดี จากนั้น ทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เชิงกล และสัจฐานวิทยา ของขนาดรูปทรงและชนิดของไฟโรเจน ซึ่งได้แก่เกลือชนิดต่างๆ ในการทำให้เกิดรูของเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหาสภาวะที่เนื้อเยื่อโครงสร้างคล้ายฟองน้ำของโปรตีนจากไหมไทยเกิดการเกาะตัวของแคลเซียม

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อหาสภาวะสำหรับการเตรียมวัสดุประกอบร่วมของเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน กับไฮดรอกซีเอปาทิต
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเชิงกล การคูดน้ำ และสัจฐานวิทยา ของวัสดุประกอบร่วมของเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินก่อนและหลังการเกาะตัวของไฮดรอกซีเอปาทิต
3. เพื่อหาวิธีนำโปรตีนไหมมาใช้ทำวัสดุชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ไหมไทย

1.3 ขอบเขตโครงการวิจัย

1. ศึกษาการเตรียมผงไหมไฟโบรอินจากไหมไทยนางน้อย
2. ศึกษาสภาวะการเตรียมเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินของไหมไทยนางน้อย
3. ศึกษาชนิดของไฟโรเจนที่มีผลต่อ โครงสร้างเนื้อเยื่อที่เตรียมจากโปรตีนไฟโบรอิน
4. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่แคลเซียมจะเกาะติดเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน
5. ศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และสัจฐานวิทยาของเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินทั้งก่อนและหลังการเกาะติดของแคลเซียม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงสภาวะในการเตรียมเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินของไหมไทยนางน้อย
2. ทราบว่าไฟโรเจนชนิดใดให้โครงสร้างเนื้อเยื่อที่มีสมบัติที่ดีและแคลเซียมเกาะติดได้ง่าย
3. เป็นการนำโปรตีนจากรังไหมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ค้นคว้าและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการดำเนินงานทดลอง
3. เตรียมผงไหมไฟโบรอินจากรังไหมไทยนางน้อย
4. เตรียมเนื้อเยื่อโครงสร้างจากผงไหมโปรตีนไฟโบรอิน
5. เตรียมวัสดุประกอบร่วมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีแอปาทิต์
6. ตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ
7. วิเคราะห์ผลจากการศึกษาทดลองและสรุปผลการทดลอง
8. เขียนรายงานและเสนอผลงานวิจัย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ไหม (Silks) [1-3]

หนอนไหม (Silkworm) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Bombyx mori* อยู่ในวงศ์ Bombycidae หนอนไหมเป็นแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (Completely metamorphosis insect) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อ มีเพียงระยะตัวหนอนเท่านั้นที่กินอาหาร ซึ่งจะนำสารชนิดต่าง ๆ จากใบหม่อนไปสร้างความเจริญเติบโต โดยผ่านการย่อยและดูดซึมเป็นปริมาณ 1 ใน 3 ของสารอาหารทั้งหมด ครั้งหนึ่งของโปรตีนที่ดูดซึมจากใบหม่อนจะถูกนำไปใช้ผลิตเส้นไหม เมื่อถึงวัย 5 วันแรกต่อมไหม (Silk gland) จะหนักเพียง 6.36% ของน้ำหนักตัวไหม เมื่อไหมสุกก่อนเข้าทำรัง ต่อมไหมจะหนักถึง 41.97% จะเห็นว่าปลายวัยที่ 5 สารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนเกือบทั้งหมดถูกเปลี่ยนไปเป็นสารที่ใช้ชักใยทำรังหรือเส้นไหมนั่นเอง และเป็นเส้นใยที่มีคุณค่ามหาศาล หาที่เปรียบมิได้ ไหมเป็น “ราชินีแห่งเส้นใย” ที่ได้มาจากโปรตีนที่หนอนไหมขับออกมาเพื่อป้องกันตัวเองขณะเป็นดักแด้ เส้นใยที่ได้มีความยาวต่อเนื่อง (Filaments) เส้นใยไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากโปรตีนเช่นเดียวกับเส้นใยขนสัตว์ เส้นไหมเกิดจากการพันออกของตัวหนอนไหม การสังเคราะห์โปรตีนในเส้นไหมทำได้ในเซลล์ของต่อมไหมที่อยู่ในตัวหนอนไหม สารไหมเหลว (Liquid silk) สามารถขับออกมาจากต่อมไหมส่วนท้าย (Posterior silk gland) หลังจากนั้นจะส่งสารไหมเหลวไปที่ต่อมไหมส่วนกลาง (Middle silk gland) ในระหว่างที่อยู่ในต่อมไหมส่วนกลาง สารไหมเหลวจะมีการเปลี่ยนรูปกลายเป็นเจลาติน (Gelatin) ที่มีความแข็งแรงขึ้น ในต่อมไหมส่วนกลางยังมีต่อมที่สามารถสร้างโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่มีสมบัติเป็นกาวในการเคลือบเจลาตินที่ได้ เรียกโปรตีนชนิดนี้ว่า เซรีซิน (Sericin) หลังจากนั้นเจลาตินจะมีความเหนียวและแข็งขึ้น โดยอาศัยการสลายตัวของไขมันของตัวหนอนไหม อาการเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นที่บริเวณต่อมไหมส่วนหน้า เรียกเจลาตินที่มีความเหนียวขึ้นนี้ว่า ไฟโบรอิน (Fibroin) หลังจากที่มีการรวมกันของไฟโบรอิน 2 เส้นและมีการเชื่อมติดกันด้วยกาวไหมเซรีซิน จะมีการผ่านรูขนาดเล็ก (Orifice of spinneret) ออกมาจากตัวของหนอนไหม และได้เป็นเส้นใยที่ใช้ในการทำเครื่องนุ่งห่มหรือสิ่งทอต่าง ๆ สามารถจำแนกไหมออกเป็นสองประเภทดังนี้คือ

2.1.1 ไหมเลี้ยง (Mulberry silk) เป็นหนอนไหมที่มนุษย์เพาะเลี้ยงโดยให้อาหาร คือ ใบหม่อน (Mulberry leaves) ฯลฯ ซึ่งไหมชนิดนี้มีสีค่อนข้างขาวและหลังการลอกกาวจะมีความมันเงาเพิ่มขึ้น

2.1.2 ไหมป่า (Wild silk) เป็นไหมที่มนุษย์ไม่ได้เพาะเลี้ยงโดยปกติไหมทาชาร์ (Tussah silk) มี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แหล่งกำเนิดอยู่ที่จีนและอินเดียเลี้ยงด้วยใบไผ่ซึ่งใหม่ป่าจะให้เส้นใยที่มีสีน้ำตาล หยาบและไม่สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับเส้นใยจากไหมเลี้ยง

ไหมไทยถือว่าเป็นไหมเลี้ยงซึ่งเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งเป็นแมลงในอันดับเลพิโดปเทอร่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Bombyx mori* มีชื่อสามัญว่า silkworm วงศ์ Bombycidae เป็นพันธุ์ไหมที่มีคุณภาพดีที่สูกนิยมน้อยมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันการเลี้ยงไหมและการผลิตไหมได้รับการส่งเสริมให้ทำเป็นระบบอุตสาหกรรมแบบ Sericulture ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่นแต่มีลักษณะที่แตกต่างกัน เนื่องจากเส้นใยมีสีเหลืองและค่อนข้างหยาบ ไหมไทยมีส่วนประกอบที่เป็นกาไหมปริมาณมากถึง 38 % มากกว่าไหมเลี้ยงชนิดอื่นๆ ซึ่งปกติมีกาไหมเพียง 20-25 % เท่านั้นทำให้เส้นใยไหมไทยมีลักษณะเฉพาะตัวเมื่อทอผ้าไหมจัดเป็นเส้นใยที่หยาบ สวมงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งเส้นใยอื่นไม่สามารถเทียบได้มีสมบัติดีเหมาะแก่การทำเป็นเสื้อผ้า เพราะให้ความสบายความสวยงามคู่มือค่าและมีความทนทานแข็งแรงที่สุดในบรรดาเส้นใยธรรมชาติทั้งหมด

พันธุ์ไหมในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 28 พันธุ์ [4-5] โดยมีทั้งพันธุ์แท้ของไทยและพันธุ์ผสมที่ได้จากพัฒนา ในที่นี้จะยกตัวอย่างพันธุ์ไหมที่ใช้มากและสำคัญ ดังนี้

1. นางลาย เป็นพันธุ์ไหมแท้พื้นเมือง รังไหมมีสีเหลืองเข้ม ลักษณะมีหัวท้ายค่อนข้างแหลม ขนาด 1.43×2.90 cm จำนวนรังไหม 1300-1400 รังต่อรังไหม 1 กิโลกรัม น้ำหนักรังสด 1 รัง 0.68-1.64 กรัม น้ำหนักเปลือกรัง 1 รัง 0.08-0.24 กรัม ความยาวเส้นใยประมาณ 311 เมตรต่อรัง ความสามารถในการสาวออกสูง เส้นใยมีความเหนียวสูงและเป็นมันเงา

2. ไหมลูกผสมอุบลราชธานี 60-35 (คอกบัว) เป็นไหมไทยลูกผสม รังไหมมีสีเหลือง ลักษณะมีหัวท้ายค่อนข้างกลม ขนาด 1.5×3.25 cm น้ำหนักรังสด 1 รัง 1.4 กรัม น้ำหนักเปลือกรัง 1 รัง 0.225 กรัม ความยาวเส้นใยประมาณ 519 เมตรต่อรัง และมีการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535

3. จุลไทย เบอร์ 1 เป็นไหมลูกผสมคู่ รังไหมมีสีขาวนวลอมเทา ลักษณะมียาวรี มีรอยย่นค่อนข้างละเอียด ขนาด 2.3×3.6 cm น้ำหนักรังสด 1 รัง 1.75 กรัม น้ำหนักเปลือกรัง 1 รัง 0.393 กรัม ความยาวเส้นใยประมาณ 887 เมตรต่อรัง และมีการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546


2.2 สีของรังไหม [6-7]

ความหลากหลายของรังไหมและเป็นรังไหมที่มีสีสว่าง เช่น สีเหลือง สีชมพู สีเหลืองทอง flesh sasa (yellowish green) ซึ่งได้มาจากแคโรทีนอยด์ (carotenoids) ขณะที่สีเขียวและ sasa ได้มาจาก flavonoids โดยที่สีของไหมได้จากการที่หนอนไหมดูดกลืนสีของใบหม่อนแล้วส่งผ่านต่อจาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

midgut ไปยังต่อมของไหม โดยผ่าน hemolymph โดยที่แคโรทีนอยด์จะไม่ถูกสังเคราะห์ในตัว หนอนไหม ดังนั้นเนื้อเยื่อ midgut และ เนื้อเยื่อตรงกลางของต่อมไหมเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญมาก ๆ สำหรับการส่งผ่านสีจากหลอดการย่อยอาหารไปสะสมในชั้นเซรีซินของรังไหม

ความหลากหลายของสีรังไหมเป็นผลมาจากสัดส่วนของลูทีน (lutein), บีตา-แคโรทีน (β -carotene), แกมมา-แคโรทีน (α -carotene) และ xanthophylls โดยที่ลูทีนเป็นส่วนสำคัญของสีรังไหมสีเหลือง ขณะที่สีเหลืองเทียนของรังไหมจะมีลูทีน มากกว่า 80% โดยที่สีเหลืองทองของรังไหมจะมีลูทีน 60% ดังตัวอย่างสีของรังไหมจากพันธุ์ต่างๆ



รูปที่ 2.1 สีของรังไหมจากพันธุ์ไหมต่างๆ[7]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แคโรทีนอยด์ (Carotenoids)[7]

แคโรทีนอยด์เป็นกลุ่มของรงควัตถุที่พบในพืช ให้สีเหลือง ส้ม และส้มแดง มีสมบัติที่ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดีในน้ำมันและตัวทำละลายอินทรีย์

ชนิดของแคโรทีนอยด์

แคโรทีนอยด์สีส้ม	แอลฟา-, บีตา- และแกมมา-แคโรทีน
แคโรทีนอยด์สีแดง	ไลโคพรีน และ astaxanthin
แคโรทีนอยด์สีเหลือง	ลูเตนีน และ zeaxanthin


แคโรทีนอยด์ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มที่เป็นไฮโดรคาร์บอน คือ แคโรทีนซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์กลุ่มที่มีโครงสร้างหลักประกอบด้วยหน่วยไอโซพรีนเป็นไดอีน (diene) มีคาร์บอนในโมเลกุล 40 อะตอม มีสูตรโมเลกุล $C_{40}H_{56}$ แบ่งออกได้เป็นกลุ่มย่อยคือ

1.1 ไลโคพรีน (Lycopene) โมเลกุลไลโคพรีนเป็นโครงสร้างพื้นฐานของแคโรทีนอยด์ ถูกปรับจากอะตอมคาร์บอน 40 ซึ่งถูกจัดเรียงในโครงสร้างยาวสลับระหว่างพันธะคู่-พันธะเดี่ยว แคโรทีนอยด์จัดรูปเป็น chromophore ซึ่งเป็นส่วนของโมเลกุลที่ดูดซับและให้ความยาวคลื่นแสง chromophore จะไม่ทำให้แคโรทีนอยด์ที่เป็นสีอย่างเดียวกันแต่กระจายความเป็นสมบัติแอนติออกซิเดนต์ (antioxidant) โมเลกุลของไลโคพรีนจะสมมาตรซึ่งเป็นลักษณะของแคโรทีนอยด์ทั่วไป




1.2 บีตา-แคโรทีน (β -carotene) คือไฮโดรคาร์บอนที่มีวงแหวนอยู่ในโมเลกุลที่ปลายทั้งสองด้าน ซึ่งวงแหวนทั้งสองจะชี้เฉพาะ เป็นแคโรทีนทั่วไปและเป็นเครื่องหมายแสดงวิตามินเอ




1.3 แกมมา-แคโรทีน (γ -carotene) คือไฮโดรคาร์บอนที่มีวงแหวนอยู่ในโมเลกุลปลายด้านหนึ่ง แกมมา-แคโรทีนเป็นเครื่องหมายแสดงวิตามินเอเหมือนกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แกมมา-แคโรทีน (γ -carotene)

1.4 แอลฟา-แคโรทีน (α -carotene) คือไฮโดรคาร์บอนที่มีวงแหวนอยู่ที่ปลายทั้งสอง ส่วนที่ปลายซ้ายของโมเลกุลเป็นวงแหวนที่เหมือนกันและทางขวาจะเป็นประเภทที่แตกต่าง ซึ่งจะเป็นโมเลกุลที่ไม่สมมาตร จะมีวิตามินเอประมาณ 50-55% ของบีตา-แคโรทีน

แอลฟา-แคโรทีน (α -carotene)


1.5 เคลต้า-แคโรทีน เป็นเครื่องแสดงของแอลฟา-แคโรทีน ซึ่งมีวงแหวนที่ปลายทางขวา ประเภทเดียวกับแอลฟา-แคโรทีน แต่ปลายซ้ายจะไม่มี



เคลต้า-แคโรทีน

2. กลุ่มที่มีออกซิเจนในโมเลกุล เป็นกลุ่มของอนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ไฮดรอกซิล เมทอกซิล คาร์บอนซิล คีโตน หรืออีพอกซี (Epoxy) แคโรทีนอยด์กลุ่มที่พบในพืชและมักจะอยู่ร่วมกับแคโรทีน นอกจากนี้ ยังอาจอยู่ในรูปอนุพันธ์เอสเทอร์กับกรดไขมันก็ได้ สารกลุ่มนี้จะเป็นรงควัตถุหลัก


2.1 แซนโทฟิลล์ (Xanthophylls) ที่เรียกว่า ลูเตอิน (Lutein) ใช้ป้องกันการเกิดจุดด่างดำ ต้อกระจก และ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีหมู่ $-OH$ 2 หมู่บนวง




lutein

2.2 ซีแซนทิน (Zeaxanthin) เป็นสเตอริโอไอโซเมอร์ (stereoisomer) ของลูเตอิน จะเกิดไปทางเดียวกับลูเตอินในเรตินาของตา เพื่อป้องกันการทำลายจากแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เส้นใยไหมมีปริมาณของซัลเฟอร์จำนวนเล็กน้อยมาก เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีมวลโมเลกุลสูง โปรตีนทุกชนิดประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) ออกซิเจน (O) และกำมะถัน (S) แต่โปรตีนบางชนิดมีธาตุฟอสฟอรัส (P) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) เพิ่มเข้ามา เส้นไหมเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าโปรตีน (Protein) สามารถถูกแยกออกจากโปรตีนได้โดยการไฮโดรไลส์ด้วยกรด กรดอะมิโนที่พบในโปรตีนมีทั้งหมด 20 ชนิด ดังตารางที่ 2.1 โดยแต่ละชนิดมีโครงสร้างต่างกันที่หมู่ R กรดอะมิโนเหล่านี้ต่อกันเป็นสายโซ่ยาว เรียกว่า โซ่พอลิเพปไทด์ ต่อกันอยู่ในลักษณะเป็นพอลิเมอร์ที่ไม่มีการแตกกิ่ง พันธะโควาเลนต์ที่เชื่อมอยู่ระหว่างกรดอะมิโนมีชื่อว่า พันธะเพปไทด์ ซึ่งพันธะนี้เป็นพันธะเอไมด์ที่เกิดการสูญเสีย น้ำจากหมู่คาร์บอกซิลิกของกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับหมู่แอลฟาอะมิโนของกรดอะมิโนที่อยู่ถัดไป โมเลกุลของโปรตีนอาจประกอบด้วยโซ่พอลิเพปไทด์เพียงโซ่เดียวหรือมากกว่าก็ได้ โดยมีความยาวที่แตกต่างกันออกไป โดยมีกรดอะมิโนตั้งแต่ประมาณ 40 ถึงมากกว่า 4,000 หน่วย ซึ่งโปรตีนแต่ละชนิดมีส่วนประกอบทางเคมีมวลโมเลกุล และการเรียงลำดับของกรดอะมิโนที่จำเพาะ โดยกรดอะมิโนมีสูตรโมเลกุลทั่วไป คือ



ภายในโมเลกุลของกรดแอลฟาอะมิโน จะมีหมู่อะมิโนต่ออยู่ที่ตำแหน่งแอลฟาคาร์บอนของกรดคาร์บอกซิลิก (กรดอะมิโนทุกตัวมีแอลฟาคาร์บอน ยกเว้นไกลซีน) แต่เนื่องจากเอมีนเป็นเบสและคาร์บอกซิลิกเป็นกรดจึงเกิดการส่งผ่านโปรตอนจากกรดให้เบส ซึ่งสูตรโมเลกุลของกรดอะมิโนจึงเขียนอยู่ในรูปที่แตกตัวเป็น ไอออน หรือรูปที่มีประจุสองขั้วได้ ดังนี้



โครงสร้างที่เป็นประจุของกรดแอลฟาอะมิโน

เส้นไหมเป็นเส้นใยที่เป็นสารประกอบประเภทพอลิเอไมด์ (Polyamide) เกิดจากการมีหน่วยของโมเลกุลขนาดเล็กที่เรียกว่า กรดอะมิโน (Amino acid) มาต่อกันเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่ด้วยพันธะเพปไทด์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.1 แสดงชื่อของกรดแอลฟาอะมิโนที่พบมากในธรรมชาติ มี 20 ชนิด [8]

กรดแอลฟาอะมิโน	ชื่อย่อ
ไกลซีน (Glycine)	Gly
อะลานีน(Alanine)	Ala
วาลีน (Valine)	Val
ลิวซีน (Leucine)	Leu
ไอโซลิวซีน (Isoleucine)	Ile
เซรีน (Serine)	Ser
ทรีโอนีน (Threonine)	Thr
กรดแอสพาร์ติก (Aspartic acid)	Asp
แอสพาราจีน (Asparagine)	Asn
ซีสเตอีน (Cysteine)	Cys
เมธิโอนีน (Methionine)	Met
กรดกลูตามิก (Glutamic acid)	Glu
กลูตามีน (Glutamine)	Gln
ไลซีน (Lysine)	Lys
อาร์จินีน (Arginine)	Arg
ฮิสติดีน (Histidine)	His
ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine)	Phe
ไทโรซีน (Tyrosine)	Tyr
ทริพโตเฟน (Tryptophan)	Try
โพรลีน (Proline)	Pro

2.3 โครงสร้างของโปรตีน [1-3,9]

จำแนกโครงสร้างของโปรตีนได้เป็น 4 แบบ คือ

1. โครงสร้างปฐมภูมิ (Primary structure)


โครงสร้างแบบนี้เป็นโครงสร้างแบบพื้นฐานที่สุด หมายถึง โครงสร้างของโมเลกุลเส้นยาวที่ต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ และรวมถึงพันธะไดซัลไฟด์

2. โครงสร้างทุติยภูมิ (Secondary structure)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยทั่วไปโมเลกุลที่เป็นเส้นยาว จะไม่คงอยู่ในสภาพที่เป็นเส้นยาว แต่จะจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน เกิดเป็นโครงสร้างทุติยภูมิ 2 แบบ คือ แอลฟา - เฮลิกซ์และเบตา - พลิตเทตชีท


2.1 α -เฮลิกซ์ (α - helix) สายโซ่ยาวจะขดตัวโดยมีหมู่อะตอมไฮโดรเจนซึ่งยื่นออกด้านนอก แรงพันธะไฮโดรเจนระหว่าง O ของหมู่คาร์บอนิล และ H ของ -NH- จะยึดโมเลกุลไว้ มีจำนวนกรดอะมิโน 3.6 ตัว ในแต่ละรอบของเฮลิกซ์ ตัวอย่างโปรตีนที่มีโครงสร้างแบบนี้คือ myosin โปรตีนของกล้ามเนื้อ α -keratin ในผม ขนสัตว์ เล็บ (รูปที่ 2.2)



รูปที่ 2.2 โครงสร้าง α -เฮลิกซ์ [10]

2.2 β -พลิตเทตชีท (β - pleated sheet) โมเลกุลจะมาเรียงตัวในลักษณะเป็นแผ่นขนานกัน แรงพันธะไฮโดรเจนระหว่างแผ่น โมเลกุลที่ขนานกัน เป็นแรงยึดโมเลกุลไว้ด้วยกัน หมู่ R จะชี้ขึ้นด้านบนและด้านล่างของแผ่นที่ขนานกัน พบโครงสร้างชนิดนี้ในไฟโบรอิน (รูปที่ 2.3)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.3 โครงสร้าง β -ชีทของพอลิเพปไทด์[3]

2.3 β -เบนด์ โครงรูป (Conformation) แบบ β -เบนด์จะพบบริเวณจุดหักมุมเพื่อกลับทิศทางของสาย α -เฮลิกซ์ หรือ β -ชีท ซึ่งลักษณะทั่วไปจะเป็นลูป (Loop) โดยจะเกิดจากการที่หมู่คาร์บอนิลเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ถัดไป 3 หน่วย

3. โครงสร้างตติยภูมิ (Tertiary structure)

หมายถึง โครงสร้างที่มีโซ่พอลิเพปไทด์มาคั่นแน่นในลักษณะกลมของโปรตีนก่อนกลมโดยพันธะที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้โครงสร้างนี้เสถียรอยู่ได้ คือ พันธะไดซัลไฟด์ ซึ่งเป็นพันธะโควาเลนต์ และพันธะอ่อน เช่น พันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโครโฟบิก หรือพันธะนอนโพลาร์ และแรงแรงแคววาลเดอรัวาลด์ นอกจากนี้ยังมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญประการหนึ่งคือ การม้วนพับเข้าหากันจะมีส่วนมีขั้วที่ชอบน้ำเรียกว่า ไฮโดรฟิลิก (Hydrophilic) อยู่ด้านนอก เพราะในสภาวะแวดล้อมทั้งหมดมักเป็นน้ำ ส่วนที่ไม่มีขั้วเรียกว่า ไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic) ซึ่งอยู่ด้านใน ตัวอย่างเช่น ไมโอโกลบิน (Myoglobin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีฮีม (Heme) เป็นองค์ประกอบ

4. โครงสร้างจตุรภูมิ (Quaternary structure)

หมายถึง โครงสร้างที่ประกอบด้วยโซ่พอลิเพปไทด์มากกว่าหนึ่งโซ่อยู่รวมกันด้วยพันธะไฮโดรเจน ซึ่งแต่ละโซ่พอลิเพปไทด์ หรือหน่วยย่อย หรือโปรโตเมอร์ (Protomer) อาจเหมือนกันหรือต่างกันได้ โดยโปรตีนที่มีโครงสร้างลักษณะนี้เรียกว่า โอลิโกเมอร์โปรตีน ตัวอย่างเช่น ฮีโมโกลบิน ประกอบด้วย โซ่แอลฟา 2 โซ่ และโซ่เบต้า 2 โซ่

2.4 สมบัติทางประการและปฏิกิริยาของโปรตีน

2.4.1 สมบัติทางประการทางกายภาพ

1. การละลาย-ไม่ละลาย แต่บางชนิดละลายน้ำได้เล็กน้อยในสภาพคอลลอยด์

2. ขนาดโมเลกุล มีมวลโมเลกุลขนาดใหญ่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.สถานะเป็นของแข็ง

4.การเผาไหม้ เผาแล้วจะเกิดกลิ่น

2.4.2 สมบัติทางเคมี

โปรตีนสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้หลายปฏิกิริยา

1.ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis reaction) โปรตีนสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ำโดยมีสารละลายกรด-เบส หรือเอนไซม์บางชนิดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โปรตีนจะถูกไฮโดรไลส์จากโมเลกุลใหญ่ค่อย ๆ กลายเป็น โมเลกุลที่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และถ้าการเกิดไฮโดรไลซิสเป็นไปอย่างสมบูรณ์ในที่สุดจะได้กรดอะมิโน เขียนสมการเกิดไฮโดรไลซิส ได้ดังนี้



2.ปฏิกิริยาการทดสอบโปรตีน (Biuret reaction) เป็นปฏิกิริยาเฉพาะสำหรับทดสอบโปรตีน และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการไฮโดรไลส์โปรตีนที่ยังมีพันธะเพปไทด์อยู่เช่น Protose, Peptone, Polypeptide และ Tripeptide โดยนำมาทำปฏิกิริยากับสารละลาย CuSO_4 ในเบส NaOH ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาให้สีต่าง ๆ กัน ตั้งแต่สีน้ำเงิน หรือม่วงจนถึงชมพู ซึ่งสีเหล่านี้เป็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างไอออนของทองแดงกับสารที่มีพันธะเพปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป เรียกปฏิกิริยาการทดสอบโปรตีนดังกล่าวนี้ว่า Biuret reaction ถ้าเป็นโปรตีนจะได้สารประกอบสีน้ำเงินอมม่วง ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการไฮโดรไลส์โปรตีนจะให้สีต่าง ๆ กัน ตั้งแต่สีม่วงจนถึงสีชมพู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโมเลกุล สำหรับกรดอะมิโนจะไม่เกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่จะให้ผลกับสารที่มีพันธะเพปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป

3.การแปลงสภาพของโปรตีน (Denature of protein) การที่โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนจำนวนมากยึดติดกันด้วยพันธะเพปไทด์ ซึ่งภายในโมเลกุลอาจเกิดพันธะไฮโดรเจนซึ่งกันและกัน ทำให้โมเลกุลมีลักษณะเป็นเกลียวเป็นแผ่นมีการขดม้วนตัวด้วยแรงแวลเดอรัวาลส์ พันธะไฮโดรเจนทำให้เกิดโครงสร้างสามมิติแบบต่าง ๆ โครงสร้างเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงได้ เพราะแรงคังกล่าวถูกทำลาย เช่น เกิดการคลายเกลียวของโปรตีนก้อนกลม เป็นสายโปรตีนที่ไร้ระเบียบ และเกิดการสูญเสียสมรรถนะทางชีวภาพ โปรตีนจะเกิดการแข็งตัวและไม่ละลายน้ำ

2.4.3 ปัจจัยที่ทำให้โปรตีนแปลงสภาพ

1.ความร้อน การให้ความร้อนเป็นการทำให้โปรตีนแปลงสภาพไป เกิดการแข็งตัว เช่น การต้มไข่ขาว การทำลายแบคทีเรียในอาหารด้วยความร้อนที่ $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ทำให้โปรตีนแปลงสภาพได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.ความเป็นกรดและเบส เมื่อค่าพีเอชของ โปรตีนเปลี่ยนไป เนื่องจากได้รับหรือเสีย โปรตอน (H^+) ซึ่งทำให้โปรตีนเกิดประจุขึ้น และสามารถจับกับไอออนอื่นได้ ไอออนที่มาจากกรด หรือเบสกระเด็นเข้าตาจะทำให้เกิดการแปลงสภาพของ โปรตีนในดวงตา ถ้าได้รับกรดหรือเบส ปริมาณมากอาจทำให้ตาบอด


3.ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีพันธะ ไฮโดรเจน เช่น แอลกอฮอล์ จะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับ โปรตีน โปรตีนเกิดการแข็งตัว และละลายน้ำได้น้อยลง หลักการนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การฆ่าเชื้อโรคพวกแบคทีเรียด้วยแอลกอฮอล์ โปรตีนในแบคทีเรียจะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับ แอลกอฮอล์ ทำให้โปรตีนในแบคทีเรียแปลงสภาพ แบคทีเรียจะตาย โดยมากจะใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นประมาณร้อยละ 70

4.ไอออนของโลหะหนัก เช่น Pb^{2+} Hg^{2+} และ Ag^+ ไอออนเหล่านี้จะไปจับกับกรดอะมิโน ตรงด้านที่เป็นกรด เกิดเป็นเกลือคาร์บอนซิเลตได้ ซึ่งทำให้โปรตีนละลายน้ำได้น้อยลง และเกิดการ แปลงสภาพไป การแปลงสภาพของโปรตีนเป็นวิธีนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ในการล้าง ท้องผู้ป่วยรับประทานพิษ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีไอออนของโลหะหนัก แพทย์จะให้คนไข้รับประทาน ไข่ขาวดิบ ไอออนของโลหะหนักจะเกิดการรวมตัวกับไข่ขาวดิบ เกิดการแปลงสภาพแล้วทำให้เกิด การอาเจียนออกมาก่อนที่ไอออนของโลหะหนักจะเข้าไปสู่เซลล์ของร่างกายไปทำการแปลงสภาพ โปรตีนซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ในสภาพความเข้มข้นของเกลือบางชนิด เช่น $(NH_4)_2 SO_4$ ความเข้มข้นสูงจะทำให้โปรตีนเกิดการละลายได้น้อยลง เพราะไอออนของเกลือดึงโมเลกุลของน้ำ ออกจากโปรตีนที่ละลายไม่ได้จึงเกิดการตกตะกอน มิใช่เกิดการแปลงสภาพ

2.5 ไหมไฟโบรอิน (Silk Fibroin) [1-3,8-10]

โปรตีนเส้นใยมีองค์ประกอบหลักทางเคมี คือ โปรตีนที่เรียกว่าไฟโบรอิน (Fibroin) เป็น โปรตีนที่ไม่ละลายน้ำ (ประมาณ 78% ของน้ำหนักไหมดิบ) ประกอบด้วยกรดอะมิโนประมาณ 15 ชนิด กรดอะมิโนหลักๆ ที่พบในเส้นใยได้แก่ ไกลซีน (Glycine, 40%) อะลานีน (Alanine, 29%) และเซรีน (Serine, 12%) แต่ละชนิดมีโครงสร้างต่างกันที่หมู่ R (โซ่ข้าง) ดังแสดงในตารางที่ 2.2 กรดอะมิโนเหล่านี้ต่อกันเป็นสายยาวที่เรียกว่า โซพอลิเพปไทด์เป็นเส้นยาวขนานกับแกนใน ลักษณะเป็นเส้นใยหรือเป็นแผ่น มีความแข็ง เหนียวและอาจยืดหยุ่นได้ดังแสดงในรูปที่ 2.4 และมี โครงสร้างปฐมภูมิที่ซ้ำกัน คือ $(Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Ser)_n$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.4 โครงสร้างสามมิติของไหม [12]


ตารางที่ 2.2 สูตรโครงสร้างของกรดอะมิโนที่พบในไหม [3]

	R (โซ่ข้าง)	ชื่อ	สัญลักษณ์
กรดอะมิโนที่เป็นกลาง	— H	ไกลซีน (Glycine)	Gly, G
	— CH ₃	อะลานีน (Alanine)	Ala, A
กรดอะมิโนที่โซ่ข้างมีหมู่ OH	— CH ₂ OH	เซรีน (Serine)	Ser, S
	— CH ₂ ——OH	ไทโรซีน (Tyrosine)	Tyr, Y
กรดอะมิโนที่เป็นกรด	— CH ₂ CH ₂ COOH	กรดกลูตามิก (Glutamic acid)	Glu, Q
กรดอะมิโนที่เป็นเบส	— (CH ₂) ₄ NH ₂	ไลซีน (Lysine)	Lys, K

โปรตีนทั้งหลายในธรรมชาติประกอบด้วยสายพอลิเพปไทด์ที่มีโครงสร้างทุติยภูมิ โดยปกติในไฟโบรอินของไหมมักพบโครงสร้างชนิดแผ่นฉับนี้ ซึ่ง β -พลีทเทคซิมมีด้วยกัน 2 โครงสร้าง (รูปที่ 2.5 (ก)) คือ β -พลีทเทคซิมที่สายเพปไทด์ทั้งสองมีทิศทางจากปลายฝั่ง N ไปยัง C ที่อยู่ตรงข้าม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กัน เรียกว่า แอนติพาราเลล β -พ्लीทเทดชีท (Antiparallel pleated sheet structure) (รูปที่ 2.5 (ข)) และ β -พ्लीทเทดชีทที่สายเพปไทด์ทั้งสองมีทิศทางจากปลายฝั่ง N ไปยัง C เหมือนกัน เรียกว่า พาราเลล β -ชีท (Parallel pleated sheet structure) (รูปที่ 2.5 (ค)) โฟโบรินของไหมส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างแผ่นจีบแบบแอนติพาราเลล










รูปที่ 2.5 (ก) ลักษณะโครงสร้างแบบเบต้า (β - plated sheet) (ข) ลักษณะโครงสร้างแผ่นจีบแบบแอนติพาราเลล (Antiparallel pleated sheet structure) และ (ค) พาราเลล (Parallel pleated sheet structure) [10,14]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การคำนวณน้ำหนักโมเลกุลของไฟโบรอินทำได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากไฟโบรอินไม่ละลายในสารละลายทั่วไปแต่ละลายในสารละลายบางชนิดเท่านั้น เช่น Cupric-ethylenediamine หรือในสารละลายเข้มข้น Lithium iodide หรือ Thiocyanate จากการใช้สารละลายเหล่านี้ร่วมกับการใช้หลักการของการตกตะกอนใน Ultracentrifuge สามารถคำนวณน้ำหนักได้ประมาณ 84,000 กรัม/โมล แต่ถ้าคำนวณจากการอาศัยการวัดสมบัติทางความหนืดจะได้น้ำหนักโมเลกุลประมาณ 50,000 กรัม/โมลหรือมีผู้ใช้การคำนวณโดยอาศัยการวิเคราะห์จาก Terminal amino acid พบว่าน้ำหนักโมเลกุลอยู่ในช่วงระหว่าง 80,000 – 100,000 กรัม/โมล

ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติและหน้าที่สำคัญของกรดอะมิโนในผงไหมที่มีต่อร่างกาย [8]

ชนิดกรดอะมิโนในผงไหม	หน้าที่และคุณสมบัติ
Glycine [#] R = H	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมระดับคลอเรสเตอรอล - ป้องกันและรักษาความดันโลหิตสูง - ช่วยเสริมสร้างการทำงานของตับ
Alanine [#] R = -CH ₃	<p>สมอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นแหล่งพลังงานสำคัญต่อเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และระบบประสาทส่วนกลาง - ผลิต antibodies ที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น - ช่วยในระบบการทำงานของน้ำตาลและกรดอินทรีย์ digest alcohol (สลายแอลกอฮอล์)
Serine [#] R = -CH ₂ OH	<p>และ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นแหล่งในการสะสมน้ำตาลกลูโคสในตับ และกล้ามเนื้อ จึงช่วยส่งเสริมระบบการทำงานของอินซูลิน (Insulin) เป็นการลดน้ำตาลในเลือดซึ่งช่วยในการเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกาย - ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น - ช่วยสังเคราะห์กรดไขมันล้อมรอบ Never fibers
Aspartic acid* R = -CH ₂ -C(=O)O ⁻	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วยขับไล่อากาศเจ็บ และสารพิษแอมโมเนียออกจากร่างกาย - ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการเหนียวอ่อน - ช่วยระบบกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว

<p>Tyrosine</p> <p>R = </p>	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วยในการส่งผ่านเส้นประสาทไปยังสมองอีกทั้งมีผลดีต่อระบบประสาท - ช่วยความจำ - กระตุ้นการเดินของหัวใจ
<p>Glutamic acid</p> <p>R = </p>	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วยลดแอมโมเนียในเลือดซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับโปรตีนในสมอง และระบบการทำงานของน้ำตาล - ช่วยควบคุมโรคสุรา (Alcoholism) - รักษาปริมาณน้ำของผิวหนัง และป้องกันผิวแห้ง
<p>Threonine*</p> <p>R = </p>	<ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันการเกิดไขมันในตับ - ช่วยย่อยและช่วยระบบการทำงานของร่างกาย
<p>Isoleucine*</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระตุ้นการทำงานของสมองส่วนบน
<p>Leucine*</p> <p>R = </p>	<ul style="list-style-type: none"> - ลดน้ำตาลในเลือด - ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น
<p>Arginine</p> <p>R = </p>	<ul style="list-style-type: none"> - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเซลล์เนื้องอก - ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น - ช่วยเสริมสร้างตับ
<p>Cystine</p> <p>R = </p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายต่อต้านรังสี และมลพิษ - ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน - มีความจำเป็นต่อการสร้างผิวหนัง ซึ่งจะช่วยให้แผลไฟไหม้ และแผลผ่าตัดหายเร็วขึ้น - ส่วนของผมและผิวหนังจะประกอบด้วย Cystine 10-14%
<p>Lysine*</p> <p>R = </p>	<ul style="list-style-type: none"> - ต่อต้านริบ ูสตัว โดยจะช่วยให้เกิดความสมดุลของธาตุอาหาร และการไปลดการเจริญของไวรัส - การขาด Lysine มีผลทำให้เหนื่อยง่าย ยับยั้งการเติบโตของ รังไข่ โรคลิโดทิจาง และเกิดปัญหาต่อระบบสืบพันธุ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

<p>Phenylalanine*</p> <p>R = </p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีผลต่อระบบเส้นประสาท
<p>Methionine*</p> <p>R = $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_3$</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นแหล่งที่ให้สารกำมะถันซึ่งป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับผม ผิวหนังและเล็บ - ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล โดยการผลิตเลซิตินในตับ - ลดไขมันตับ และป้องกันไต - ป้องกันผมร่วงและส่งเสริมการเจริญของเส้นผม
<p>Valine*</p> <p>R = </p>	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วยให้อึดใจกระปรี้กระเปร่า ประสานการทำงานของกล้ามเนื้อ
<p>Trptophan*</p> <p>R = </p>	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการผลิตเม็ดเลือดแดง - ป้องกันและช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับเส้นโลหิตแดง และการชักกระตุกของหัวใจ - ทำงานร่วมกับ Lysine ในการลดคอเลสเตอรอล
<p>Proline</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> - รักษาความดันโลหิต - มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของข้อ และเอ็น - ช่วยบำรุงรักษากล้ามเนื้อหัวใจ
<p>Histidin</p> <p>R = </p>	<ul style="list-style-type: none"> - พบมากในเม็ดเลือดแดง ใช้ในการรักษารูมาตอยโรคข้ออักเสบ อาการผื่นคัน โรคผื่นคัน แผลพุพอง และโรคโลหิตจาง - ถ้าขาด จะมีผลต่อการได้ยินเสียงลดลง - ส่งเสริมการผลิตเซลล์เม็ดเลือด ช่วยขยายหลอดเลือด

หมายเหตุ *กรดอะมิโนที่มีความจำเป็น (Essential amino acid)

#กรดอะมิโนในใหม่ที่พบมาก และมีความสำคัญต่อร่างกายมากที่สุด (3 ชนิด)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับกรดอะมิโนที่อยู่ในไหมไทยนางน้อยแสดงในตารางที่ 2.4 ดังนี้

ตารางที่ 2.4 กรดอะมิโนในไฟโบรอินและเซรีซินของไหมไทยนางน้อย [15]

กรดอะมิโน	ไฟโบรอิน g/kg	เซรีซิน g/kg
Cysteic acid	1.03	7.76
Asp	7.32	102.76
Met	0.37	1.28
Thr	3.47	47.84
Ser	29.89	141.48
Glu	5.16	36.09
Gly	65.95	51.65
Ala	56.42	22.42
Val	6.26	18.66
Ile	1.68	5.01
Leu	1.58	8.81
Tyr	19.40	19.45
Phe	2.71	3.93
Lys	1.58	21.29
His	0.86	10.76
Arg	2.29	26.23
Pro	0.00	4.75

2.5.1 สมบัติของเส้นไหมไฟโบรอิน (Properties of Silks Fibroin) [1-3,9]

สมบัติของเส้นไหมจะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติการใช้งานเฉพาะด้านของผลิตภัณฑ์ดังนั้นต้องเข้าใจและเลือกใช้เส้นไหมให้เหมาะสมกับงาน โดยทั่วไปสมบัติของเส้นไหมจะถูกกำหนดจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งการศึกษาเส้นไหมออกได้เป็นสองส่วนคือสมบัติกายภาพและสมบัติทางเคมี


2.5.1.1 สมบัติทางกายภาพของไหมไฟโบรอิน

1. ลักษณะที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์และรูปร่าง

ไหมเป็นเส้นไหมยาวต่อเนื่องตลอดเส้นมีความยาวประมาณ 900–1700 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9 – 11 ไมครอน สีของเส้นไหมดิบจะมีสีเหลืองถึงสีครีมเส้นไหมที่นำไปใช้ทอผ้านั้นเกิดจากการฟั่นของเหลวที่มีความหนืดจากต่อมขนาดใหญ่สองต่อมภายในตัวหนอนไหมที่โตเต็มวัย โดยส่วนที่เป็นของเหลวหนืด คือ ไฟโบรอินจะถูกเคลือบด้วยโปรตีนอีก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเซรีซินซึ่งเป็นกาวไหมที่ทำให้เส้นใย 2 เส้นติดกันเมื่อโปรตีนทั้งสองชนิดสัมผัสกับอากาศจะเกิดการแข็งตัวทำให้เส้นใยยึดติดกันกลายเป็นเส้นใยยาวต่อเนื่อง และเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นรอยแตกตามความยาวของเส้นใยด้านตัดขวางจะมีลักษณะรีส่วนนอกของเส้นใยเป็นกาวไหมที่หุ้ม โปรตีนไฟโบรอินคล้ายรูปสามเหลี่ยมเรียงคู่กันดังแสดงให้เห็นในภาพตัดขวางและภาพตัดตามยาวของเส้นใยทั้งสองชนิด (รูปที่ 2.6 (ก) และรูปที่ 2.6 (ข)) และสำหรับเส้นใยไหมป่าจะมีขนาดไม่สม่ำเสมอตลอดความยาวทำให้คู่คล้ายลินินและเส้นใยจะมีความหยابกระด้าง ไม่เรียบ ก่อนข้างจะไม่มันเงาเมื่อเทียบกับเส้นใยไหมบอมบิกซ์โมริ



รูปที่ 2.6 (ก) แสดงภาคตัดขวางของเส้นไหมจากรังไหม *Bombyx mori*
F; ใยไฟโบรอิน (Fibroin), S; กาวเซรีซิน (Sericin) (ข) ใยไฟโบรอิน [16]

ซึ่งหลังจากการลอกกาวไหมแล้วเส้นใยยาวที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมปลายมนทั้งสองเส้นจะแยกตัวออกมาทำให้เส้นใยมีรูปร่างต่างจากเส้นใยไหมดิบ คือมีความละเอียดกว่าและเส้นใยมีความมันเงาสูงกว่า โดยรายละเอียดของโครงสร้างของเส้นใยดังแสดงในรูปที่ 2.7




รูปที่ 2.7 โครงสร้างของเส้นใยไหม [2]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากการศึกษาโครงสร้างพื้นผิวของเส้นใยไหมด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่าชั้นนอกสุดของเส้นใยมีปริมาณทวารไหมมากที่สุด ทำให้พื้นผิวของเส้นใยมีลักษณะเป็นคลื่นปกคลุมตามความยาวของเส้นใยดังแสดงในรูปที่ 2.8 และสำหรับไหมที่ลอกทวารไหมแล้วจะมีพื้นผิวก่อนข้างเรียบสม่ำเสมอมากกว่าเส้นใยไหมดิบ รูปที่ 2.9 ที่ผ่านการลอกทวารไหมเรียบร้อยแล้วเกิดการพันเกี่ยวกันเรียงตัวกันมีลักษณะคล้ายโครงร่างตาข่ายทำให้เห็นเป็นเหมือนท่อไปตามแนวยาวของเส้นใยแสดงให้เห็นถึงระบบธรรมชาติที่มีความละเอียดสูงซึ่งไม่พบในเส้นใยชนิดอื่นทำให้เส้นใยมีความเงางามและสีสรรสวยงาม



รูปที่ 2.8 SEMของเส้นไหมไหมเลี้ยง (*Bombyx mori*) ไหมดิบที่ไม่มีการลอกทวารไหม (เชริจิน) ออก[17]



รูปที่ 2.9 SEM แสดงเส้นไหมที่มีการลอกทวารไหม (เชริจิน)ออก โดยสกัดเป็นเวลา 60 นาที [17]

2. ความแข็งแรง ไหมมีความแข็งแรงสูงที่สุดในบรรดาเส้นใยธรรมชาติทั้งหมดด้วยที่ผิวของไหมเรียบมันจึงช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการขัดถู สามารถลอกแบบผ้าไหมให้มีโครงสร้างเบา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บางและคงทนเนื่องจากความละเอียดของเส้นใย ไหมมีค่าความทนแรงดึง ณ จุดขาดอยู่ที่ 3.5 – 5.0 gram/denier ในขณะที่แห้งและจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเปียก (ประมาณ 15 – 25%)

3. ความยืดหยุ่น ไหมเป็นเส้นใยที่มีความยืดหยุ่นคือเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามชนิดของพันธุ์ และยืดได้ถึง 20% ของความยาวเดิม ไหมมีความยืดหยุ่นไม่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับขนสัตว์เนื่องจาก โครงสร้างโมเลกุลของไหมไม่มีพันธะมาจับเชื่อมด้านข้างเป็น โครงข่าย ดังนั้นเมื่อถูกยืดจึงไม่สามารถหดกลับคืนสภาพเดิมได้

4. การคืนตัวจากแรงอัด ไหมทนต่อการยืดหดได้ดี เมื่อทำการซักผ้าจะหดแต่เมื่อตั้งและ รีดก็จะกลับรูปเดิม ไม่เกิดการยับย่นได้ง่าย

5. การดูดซับความชื้น ไหมสามารถดูดซับความชื้นได้ดีในภาวะมาตรฐานสามารถ ดูดซับความชื้นได้ถึง 11% ทำให้รับสีย้อมและสีพิมพ์ได้ดีและเมื่อนำมาใช้สวมใส่จะรู้สึกสบายไม่ ระคายเคืองผิว เนื่องจากผ้าไหมเป็นตัวนำความร้อนไม่ดีจึงรักษาความอบอุ่นได้นานเหมาะในการ นำไปทำเป็นผ้าพันคอ ชุดสูท เป็นต้น

6. ความร้อน ไหมสามารถทนความร้อนได้ประมาณ 340° F (170° C) ในช่วงสั้นๆ หลังจากนั้นจะเกิดการสลายตัวแต่ดีกว่าขนสัตว์ เมื่อโดนรังสีอัลตราไวโอเลตนานๆ จะมีค่าความ แข็งแรงและการยืดตัวลดลง

7. ความถ่วงจำเพาะ ไหมมีค่าความถ่วงจำเพาะระหว่าง 1.32 – 1.33 แต่มีการทิ้งตัวดีแต่ เมื่อเพิ่มน้ำหนักไหมจะมีค่าประมาณ 1.60

2.5.1.2 สมบัติทางเคมีของไหมไฟเบอร์อิน

เนื่องจากการใช้งานของผ้าไหมมีโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเคมี อุณหภูมิ แสงแดดและ สภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพหรือสมบัติของไหมเปลี่ยนแปลง ไปดังนั้นจึงมีการศึกษาสมบัติทางเคมีเพื่อการนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

1. กรดและด่าง สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของพอลิเพปไทด์ในเส้นใย ค่า ความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 4-8 จะทำให้เส้นใยเสียหายน้อยมาก

กรดจะทำให้พันธะเพปไทด์ขาดออกจากกัน กรดซัลฟูริกและกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นจะ ละลายเส้นใยได้ กรดไนตริกทำให้เส้นใยเหลือง ในขณะที่กรดเจือจางจะไม่ทำลายเส้นใย

ด่างจะตัดปลายของพันธะเพปไทด์ออกก่อน โดยด่างโซดาไฟเข้มข้นจะละลายเส้นใยทันที ส่วนด่างอ่อน เช่น สบู่ บอเรียซ์ หรือแอมโมเนีย จะละลายแก่กว่าไหมแต่ถ้าต้มที่เดือดนานๆ อาจ ละลายเส้นใยได้

2. สารออกซิไดส์และสารรีดิวซ์ เส้นใยไหมทนทานต่อสารออกซิไดส์ดังนั้นเวลาฟอกเส้น ใยจะต้องระวังการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่ใช้สำหรับฟอกไหม การฟอกนี้ ไม่ทำลายพันธะ ของเพปไทด์ (Peptide) แต่ในบางครั้งก็ตัดส่วนของโซ่โมเลกุลของพอลิเพปไทด์ ทำให้เส้นไหมมี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเหนียวและความยืดต่ำลงเล็กน้อย แต่เส้นใยจะทนทานต่อสารรีดิวซ์ ได้ดี เช่น โซเดียมไฮโครซัลไฟท์

3. โหมดการทำลายด้วยสารที่มีส่วนผสมของเกลือคลอไรด์ผสมอยู่ ได้แก่ เหนือ น้ำยาดับกลิ่น และน้ำเกลือทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนื่อจะทำให้ผ้าไหมติดคราบ ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องสัมผัสผิวภายหลังการใช้งานทุกครั้งจะต้องทำความสะอาด

4. สารละลายอินทรีย์ ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ใหม่มักใช้การซักแห้งอยู่เสมอเนื่องจากโครงสร้างของเส้นด้ายไหมหรือสีที่ใช้อยู่ทำให้ไหมสามารถทนสารละลายอินทรีย์ทุกชนิด

5. สารซักฟอก โหมดทนต่อสารซักฟอกคล้ายขนสัตว์แต่ถูกทำลายได้ด้วยสารซักฟอกประเภท ออกซิไดส์ เช่น พวกที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ผสมอยู่เพราะทำให้ความแข็งแรงของเส้นใยลดลงควรใช้สารซักฟอกประเภทไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือโซเดียมเปอร์บอเรตจะไม่เกิดผลเสียต่อไหม

6. แสงแดดและความร้อน แสงแดดและความร้อนสูงเป็นเวลานานๆ จะทำให้ความแข็งแรงของเส้นใยลดลงและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนื่องจากทำให้โปรตีนเกิดการสลายตัวได้เร็วขึ้น

7. การย้อมสี โหมดมีความสามารถในการรับสีย้อมได้ดีมากสามารถย้อมได้ด้วยสีที่เป็นแอซิด สีเบสิก หรือ สีวัด สีมอร์แคนท์ เมื่อเปรียบเทียบกับขนสัตว์จะ ได้สีที่เข้มกว่าและย้อมได้ดีที่อุณหภูมิต่ำกว่าด้วย

2.5.1.3 สมบัติทางชีวภาพ

1. ราและแมลง โหมดไม่เกิดราได้ง่ายยกเว้นถูกทิ้งไว้ในสภาวะที่ค่อนข้างชื้นเป็นเวลานาน แมลงไม่กัดกินหากไม่มีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ผ้า

2.5.1.4 สมบัติในการติดไฟ โหมดเมื่อติดไฟจะลุกไหม้ช้าๆ เมื่อนำออกจากแหล่งให้ความร้อน เปลวไฟจะดับเอง

2.5.1.5 สมบัติในการเป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อน เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ไม่ดี

มีการใช้งานของไหมกันอย่างกว้างขวางด้วยไหมมีสมบัติเด่นหลายประการ นอกจากการใช้งานผ้าไหมเป็นไหม 100 % แล้วยังมีการนำไหมไปผสมกับเส้นใยชนิดอื่นได้ด้วย เช่น โหมดผสมฝ้าย โหมดผสมลินินหรือโหมดผสมขนสัตว์ เป็นต้น

2.5.2 การปรับปรุงเส้นใยไหมด้วยวิธีการทางเคมี (Chemical Treatment of Silks) [13,14,18,19]

ไหมดิบที่ได้จากรังไหมในแต่ละรังมีความแข็งแรงกระด้างและให้สัมผัสที่ไม่ดีเนื่องจากเส้นใยไหมดิบมีองค์ประกอบของกาวไหมและสารอื่น ๆ เคลือบอยู่ดังนั้นก่อนนำไหมไปใช้งานจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงสมบัติของเส้นใยก่อนนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องผ่านกระบวนการลอกกาวไหมและการตกแต่งสำเร็จ เช่น การตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติทางความร้อน การตกแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการใช้งาน เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5.2.1 การลอกขาว (Degumming)

การลอกขาว หมายถึง การลอกเซรีซินออก 100% แต่บางครั้งมีการลอกขาวเพียง 30%, 50%, 70% ทั้งนี้ ขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ์ เส้นใยไหมเมื่อสาวออกจากรังเป็นเส้นใยกระด้างแข็ง เพราะมีกาวหุ้ม ฟอกออกได้ด้วยสบู่จะได้ใยที่นุ่มเป็นมันทำให้น้ำหนักไหมลดไปประมาณ 25 % เส้นไหมมีสีขาวขุ่นและเพื่อเพิ่มความสามารถในการย้อมสีเส้นใยจะต้องมีการฟอกขาวเพื่อกำจัดสีธรรมชาติออกไปด้วย

การลอกขาวออกจากเส้นใยไหมดิบเป็นการลอกขาวเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นใย เพื่อให้เส้นใยมีความมันเงามากขึ้นมีวิธีใช้อยู่ทั่วไปดังนี้

1. การลอกขาวด้วยโซดา (Degumming)

สารละลายโซดาที่ใช้ในการลอกขาวเส้นใยที่นิยมใช้ คือ โซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) และ โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO_3) ที่อุณหภูมิ 90°C เป็นเวลา 2-9 ชั่วโมงจากนั้นล้างด้วยน้ำอุ่น $40-50^\circ\text{C}$ และน้ำที่อุณหภูมิห้องหลาย ๆ ครั้งวิธีนี้สามารถลอกขาวได้สม่ำเสมอแต่ข้อเสียของวิธีนี้คือ สารเคมีที่ใช้มีความเป็นด่างสูงทำให้เส้นใยมีสมบัติเชิงกลลดลง

2. การลอกขาวด้วยสบู่

การลอกขาวไหมด้วยสบู่เริ่มจากแช่เส้นใยไหมดิบที่อุณหภูมิ 40°C 30 นาทีแล้วเติมสบู่ 15-20% โดยน้ำหนักของเส้น (30-50 เท่าของน้ำหนักไหมดิบ) และต้มต่อเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงทำให้ได้เส้นไหมที่เงางามและเรียบสวย ข้อเสียของวิธีการนี้ คือ ถ้าใช้น้ำกระด้างจะทำให้เกิดโคลสบู่ที่เกิดจากแคลเซียมในน้ำเช่น แคลเซียม แมกนีเซียมและเหล็กทำให้เส้นใยที่ได้มีการลอกขาวที่ไม่สม่ำเสมอและมีสีหมองคล้ำ

3. การลอกขาวด้วยเอนไซม์

เอนไซม์ที่ใช้ในการลอกขาวได้ คือ เอนไซม์โปรตีเอส (Protease enzyme) ชนิดต่างที่มีค่า pH 9.0 – 10.5 ที่อุณหภูมิ $40-65^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงแล้วล้างน้ำอุ่น $40-50^\circ\text{C}$ และน้ำที่อุณหภูมิห้องหลายครั้ง ๆ เอนไซม์สามารถลอกขาวได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ข้อเสีย คือเอนไซม์ที่ใช้มีราคาแพงและมีกลิ่นรุนแรง

4. การลอกขาวด้วยกรด

การนำเส้นใยไปต้มในสารละลายที่เป็นกรดแต่วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้เนื่องจากปัญหาในการควบคุมคุณภาพของไหมที่ลอกขาว

5. การลอกขาวด้วยไตรเอทิลอะมีน

เส้นใยที่ผ่านการลอกขาวด้วยวิธีนี้จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเส้นใยที่ผ่านการลอกขาวด้วยสบู่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. การลอกกวาด้วยสบู่ – โซดา

การลอกกวาด้วยสบู่ผสมโซดาจะใช้สบู่ 8 – 15 % o.w.f และโซเดียมคาร์บอเนต 5 – 8 % o.w.f ใช้อัตราส่วนของวัสดุต่อของเหลวเป็น 1:5 ที่อุณหภูมิ 90 ° C ใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมงหลังจากนั้น นำเส้นใยมาล้างด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตที่เป็นด่างอ่อนกว่าที่อุณหภูมิ 40 – 50 ° C ตามค่าน้ำที่อุณหภูมิห้องหลาย ๆ ครั้งวิธีนี้จัดว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งทำให้ได้เส้นใยที่ขาวและมีความสม่ำเสมอในการลอกกวาด้วยมากขึ้นและช่วยลดข้อเสียในการลอกกวาด้วยสบู่จากการใช้สารลดแรงตึงผิวและสารลดความกระด้าง

2.5.3 การนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ [20]

รังไหมและเส้นไหมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่าง เช่นเดียวกับหนอนไหมและดักแด้ได้แก่

1. **สิ่งทอ** ไหมเป็นสิ่งทอที่ล้ำค่ามากกว่าสิ่งทออื่น ๆ จนได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งเส้นใย” แม้ไหมจะมีข้อเสียคือ ยืดหยุ่นได้น้อย ยับง่ายซักยาก แต่ข้อเสียเหล่านี้ก็ได้กำจัดหรือทำให้ลดน้อยลงไปโดยการใส่สารเคมีหลายชนิดในกระบวนการผลิตเพื่อทำให้ผ้าไหมซักง่ายขึ้น ลดการยับและลดการทำให้ผ้าเหลืองลงได้ ยังมีการพัฒนาเส้นไหมดิบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยการเติมเกลือเส้นไหม ในทิศทางกลับกันและถักขึ้น ใช้เส้นใยที่มีขนาดใหญ่เส้นใยชนิดนี้จะมีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ดี กำจัดข้อเสียต่าง ๆ ออกได้ด้วยความเป็นเส้นใยที่ได้จากสัตว์ ไหมจึงได้เปรียบเหนือกว่าฝ้าย ไหมมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการระบายอากาศ ดูดซับความร้อน ทำให้ร่างกายสบายมีการดูดซับน้ำและระบายความชื้นได้ดีสามารถดูดซับน้ำได้มากกว่าฝ้าย 1.5 เท่า แต่ระบายความชื้นได้เร็วกว่า 50% และดูดซับความร้อนไว้ที่เนื้อผ้าได้ สูงกว่า 13-21% ปกติอุณหภูมิของร่างกายบริเวณต้นม และต้นขาประมาณ 33.3-34.2 องศาเซลเซียส การสวมใส่ชุดผ้าไหมจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายบริเวณดังกล่าวลดลงเหลือ 31-33 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกอบอุ่นในฤดูหนาวแต่จะเย็นสบายในฤดูร้อน ไม่เหนียวเหนอะหนะเวลาสวมใส่ผ้าไหม ด้วยเหตุผลดังกล่าวประเทศญี่ปุ่นที่มีอากาศร้อนและอากาศหนาวในช่วง 1 ปี จึงพัฒนาชุดชั้นในที่ทำด้วยเส้นใยไหมดึงดูดความสนใจได้มากกว่าเส้นใยสังเคราะห์อื่น ๆ นอกจากนี้จะใช้ผ้าไหมเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว ยังเป็นผ้าปูที่นอน ผ้าห่มชุดเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ในอดีตถุงน่องสตรี ทำจากไหมเพียงอย่างเดียว ภายหลังใยสังเคราะห์ไพล่อนเข้ามาทดแทนไหมได้เกือบสมบูรณ์ เนื่องจากมีความเหนียวและทนทาน ยืดหยุ่นดีและราคาถูก แต่ไหมยังดีกว่าไพล่อนอยู่มากในด้านการสัมผัสการดูดซับความร้อนและระบายอากาศ จึงได้มีการพัฒนาเส้นไหมผสม (Hybrid silk) เพื่อรวมคุณสมบัติที่ดีของเส้นใยทั้ง 2 ชนิดไว้ด้วยกัน

2. **เครื่องสำอาง** “silk fibroin” เป็นเลิศแห่งมอยซ์เจอไรเซอร์ ที่สามารถให้ความชุ่มชื้นสูงถึง 300 เท่าของน้ำหนัก เป็นโปรตีนสกัดจากไหมที่ผสมเป็นหนึ่งเดียวกับผิวหนัง ด้วยกระบวนการทางชีวเคมีคู่เดียวกับธรรมชาติผิว นับเป็นสรรพคุณของไหม ที่บริษัทเครื่องสำอาง เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แห่งหนึ่งที่ผลิตครีมบำรุงความชื้นผิวจากโปรตีนไหมกล่าวถึง ไหมนอกจากจะครองความเป็นเลิศในเรื่องของเส้นใยแล้วยังเป็นวัสดุที่มีคุณค่าเมื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนา เนื่องจากเส้นใยไหม ส่วนใหญ่ (90%) เป็นโปรตีนที่มีความใกล้เคียงกับโปรตีนที่พบในร่างกายมนุษย์ซึ่งยากยิ่งที่สารสังเคราะห์อื่นใดจะทำได้เสมอเหมือน โปรตีนจากเส้นไหมประกอบด้วยไฟโบรอิน และ เซรีซิน แต่เซรีซิน จะถูกความร้อนชะล้างออกไปเมื่อต้มรังในการสาวไหมเพราะเป็นกาวเหนียว มีเพียงไฟโบรอินที่ใช้ทำเป็นเส้นใย ดังนั้น งานวิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากไฟโบรอิน เมื่อ 60 ปีก่อน บริษัทเครื่องสำอางแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้นำไฟโบรอินมาหลอมให้อยู่ในรูปของสารละลายก่อนที่จะทำเป็นผงและครีมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอันดับแรกที่ทำจากไหมโดยใช้เป็นเครื่องแต่งหน้าให้กับผู้แสดงละครคาบูกิ ที่จำเป็นต้องพอกหน้าด้วยเครื่องสำอางอย่างมาก ทำให้ผู้แสดงรู้สึกสบายผิวมากขึ้น นอกจากนั้นเมื่อต้องแสงกลางแจ้งก็สามารถป้องกันอันตรายจากแสงอุลตราไวโอเลต (UV light) และที่สำคัญเครื่องสำอางชนิดนี้เข้ากับผิวหนังได้ดีกว่าชนิดอื่น ต่อมาบริษัทได้ผลิตโปรตีนไหมที่ทำจากเซรีซิน เพื่อใช้ในวงการเสริมสวยโดยมีสรรพคุณในการป้องกันเส้นผมเสีย ในขณะที่ตกแต่งหรือเปลี่ยนทรงผม ปัจจุบันครีมรองพื้น ครีมแต่งหน้า และครีมทำความสะอาด จะมีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนผสม ญี่ปุ่นประเทศเดียว มีการใช้ไหมทำเครื่องสำอางถึงปีละ 5-6 ดัน และเป็นที่น่ายินดีที่มีบริษัทของไทยได้ผลิตเครื่องสำอาง สบู่เหลว แชมพูและน้ำยาซักผ้าไหม ที่มีโปรตีนจากเส้นใยไหมเป็นส่วนผสมออกจำหน่ายแล้ว

3. การแพทย์ เป็นที่ทราบกันดีว่าไหมใช้เป็นเส้นด้ายในการเย็บแผลผ่าตัด นอกจากเหนียวและทนต่อการเข้าทำลายของเชื้อจุลินทรีย์แล้ว ยังเข้ากับเนื้อเยื่อมนุษย์ได้ดี คุณสมบัติของไหมเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างมากในการที่จะหลอมเส้นไหมแล้วทำให้เป็นแผ่นผิวหนังเทียมหรือเป็นหลอดต่อเส้นเลือดเทียม คอนแท็กเลนส์ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะทำได้ด้วยพลาสติก แต่ก็ถูกต่อต้านจากร่างกายสูงได้มีความพยายามที่จะผลิตสารดูดซับ (Absorbant polymers) และสารช่วยย่อย ที่จะให้ทางการแพทย์และการอาหารจากสารละลายไฟโบรอิน เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่ากรดอะมิโนที่พบในไฟโบรอินคือ Glycine จะช่วยให้คอเลสเตอรอล และระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ และ อะลานีน (Alanine) จะช่วยดับทำงาน เช่น ช่วยให้อาการเมารถกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นขณะเดียวกัน Serine จะกระตุ้นทำงานของสมองในผู้สูงอายุ ไฟโบรอินจากไหมยังมีศักยภาพในการพัฒนาเป็น biosensors เพื่อตรวจจับ แอนติบอดี (Antibodies) ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งและโรคเอดส์ได้ ไหมได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อย ๆ จนได้รับการขนานนามอีกอย่างหนึ่งว่า “เส้นใยสุขภาพ (Health fiber)”

4. สารป้องกันกำจัดแมลง ในสหรัฐอเมริกาได้มีการสกัดสารจากเชื้อ *Bacillus thuringiensis* ที่แยกได้จากหนอนไหม นำไปใช้เป็นสารกำจัดแมลง (Microbial insecticide) เชื้อรา (Filamentous fungi) ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อหนอนไหม พบว่าสามารถทำลายด้วงหนวดยาว จึงมีการผลิตเชื้อราชนิดนี้จากหนอนไหม เพื่อใช้กำจัดด้วงเจาะลำต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ฮอร์โมนบางเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดจากหนอนใหม่ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง ใช้หนอนใหม่เป็นอาหารของจุลินทรีย์หลาย ๆ ชนิดที่สามารถใช้กำจัดแมลงได้ การปลูกเชื้อไวรัสที่เจอจากในหนอนใหม่สามารถใช้เป็นวัคซีนป้องกันโรคของสัตว์ได้ ตลอดจนมีการศึกษาการเลี้ยงเชื้อไวรัส และจุลินทรีย์ ที่สามารถนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคและสารที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ใช้หนอนใหม่เป็นอาหารของไส้เดือนฝอยในการขยายพันธุ์เพื่อใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิด

5. สนุ่และเทียนไข ไขจากคักแค้ใหม่สามารถนำมาผลิตเป็นสนุ่และเทียนไขที่มีคุณภาพสูง ญี่ปุ่นและอิตาลีเป็นประเทศที่ผลิตสนุ่และเทียนไขคุณภาพสูงจากไขคักแค้ใหม่มากเป็นอันดับ 1 และ 2 ไขมันที่สกัดได้เมื่อนำไปผ่านกระบวนการเพิ่มไฮโดรเจน (Hydrogenation) จะได้ไขสีขาว (White oil) คือ stearic acid (CH_2)₁₆COOH ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสนุ่และเทียนไขคุณภาพสูงและมีการนำไปทำผงซักฟอก ไฟโบรอินจากใหม่ ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผงซักฟอก ที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งสกปรกได้ดี เพราะมีส่วนช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมี

6. ดอกไม้ รังใหม่ที่ทำรังเอาคักแค้แล้ว สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้หลากหลายชนิด เช่น ดอกทิวลิป ดอกบัว ดอกเฟื่องฟ้า ดอกทานตะวัน ดอกเยอบีร่า ดอกกุหลาบ หรือประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น นก หนู ฯลฯ ใช้ประดับในอาคาร ในรถยนต์ นอกจากนี้จะสวยงามแล้วยังสะอาดตาแก่ผู้พบเห็นทั่วไปอีกด้วย

7. อาหารมนุษย์ มนุษย์รู้จักบริโภคคักแค้จากหนอนใหม่มาตั้งแต่เมื่อไร ไม่ปรากฏ แต่ชาวไทยที่เคยเลี้ยงไหม หรือสาวไหม ล้วนแล้วแต่รู้จักการบริโภคคักแค้ที่อยู่ในรังใหม่เป็นอย่างดี เมื่อต้มรังใหม่และสาวไหมจนหมดเส้นใย ก็มักจะลอกเปลือกครั้งชั้นในนำคักแค้ที่สุกแล้วมาบริโภค หรือนำไปคั่วก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งหรือนำไปปรุงอาหารชนิดอื่นก็ได้ เช่น ทอดกับไข่ผัดใบกระเพรา ตลาคในภาคอีสานจะมีคักแค้ใหม่ขายตามฤดูกาลเฉลี่ยราคา กิโลกรัมละ 40-80 บาท ชาวญี่ปุ่นก็บริโภคคักแค้ใหม่ที่ปรุงแล้วเช่นเดียวกับชาวจีน เกาหลี อินเดีย และพม่า แล้วยังมีจำหน่ายในซูเปอร์มาเก็ตบางแห่งอีกด้วย มีบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ “คักแค้กระป๋อง” ไปจำหน่ายยังประเทศเกาหลี เนื่องจากมีความต้องการสูง เพราะคักแค้ใหม่มีโปรตีนและเกลือแร่หลายชนิด มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าปลาและสัตว์ต่าง ๆ ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี 1 และ บี 2 คักแค้แห้งจะมีโปรตีนสูงถึง 48.98%

8. อาหารสัตว์ คักแค้ใหม่สดหรือคักแค้ใหม่แห้ง สามารถนำไปเลี้ยงปลาและสัตว์อื่นได้อีกหลายชนิดเช่น สัตว์ปีก และปศุสัตว์ กำลังมีการมองหาแหล่งโปรตีนใหม่ ๆ ทดแทนการใช้ปลาป่นที่นับวันจะหายากและมีราคาแพงขึ้นทุกขณะ คักแค้ใหม่ป่นเป็นทางเลือกหนึ่งของการนำไปใช้ทดแทนปลาป่น คักแค้ใหม่ที่สกัดไขมันแล้วจะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูง กากคักแค้ใหม่ (Cake) ที่เหลือจากการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการทำสนุ่และเทียนไขแล้ว สามารถนำไปเป็นอาหารของปลาและสัตว์ปีกได้ มูลไหมจะมีไนโตรเจนเหลืออยู่ประมาณ 3.06% สามารถเอกรสารนี้เป็นเอกรสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกรสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่นำไปเป็นอาหารเสริมของปลาร่วมกับเศษใบหม่อนที่เหลือจากการเลี้ยงไหมได้ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลมากนัก คาดว่าจะได้รับข่าวดีในการใช้ดักแด้ไหมไปเลี้ยงสัตว์ในเร็ววันนี้

9. ทดแทนหุ่น ใยไหมชั้นนอกไม่สามารถจะนำไปสาวเป็นเส้นได้ เดิมจะมีการลอกใยไหมชั้นนอกทิ้งไปก่อนนำรังไปต้มเพื่อสาวเป็นเส้นไหมต่อไป หรือรังเสียที่ไม่สามารถเข้าเครื่องสาวได้ จะนำไปต้มแล้วดึงเส้นใยไหมออกมาเป็นแผ่น โดยสถาบันวิจัยหม่อนไหมเซินเจียง (Zhenjiang Dongfang Silkworm Egg Development Company of Sericultural Research Institute of the Chinese Academy of Agricultural Sciences) ได้คิดค้นการใช้ประโยชน์จากใยไหมด้วยการผลิต “floss silk – waddes quilt” ผลิตภัณฑ์เหล่านี้บริษัทเอกชนในประเทศไทยก็มีการผลิตออกจำหน่ายแล้ว รวมทั้งเครื่องนอนต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม หมอนข้าง และหมอน เป็นต้น นับว่าเศษวัสดุเหลือใช้จากรังไหมได้ถูกพัฒนานำมาใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง

นอกจากนั้น นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาต่อไปในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ คือเส้นไหมที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ได้แล้วไปดัดเป็นผงไหม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ คือ

วัสดุที่ให้ความรู้สึกที่ดีในการสัมผัส โดยการใช้ผงไหมผสมสีแล้วฉีดพ่นบนวัสดุ เพื่อให้เกิดความนุ่มมือและดูดซับความชื้น ไม่เหนียวเหนอะหนะ เช่น ปากกา

ฟิล์ม เคลือบรักษาความสดในอุตสาหกรรมประมง โดยทำการเปรียบเทียบกับสารต่าง ๆ เช่น สารโพลีเมอร์ ฝ้าย ป่าน ปอ กระดาษเคลือบไข (Oil paper) และสารละลายเกลือ 1% พบว่าการเคลือบด้วยฟิล์มไหมรักษาความสดของกุ้งสดได้นานถึง 9 วัน ดีกว่าวัสดุอื่น และดีกว่าน้ำแข็งที่รักษาความสดไว้ได้เพียง 7 วัน

- ถ้าไม่ทำเป็นผง ก็จะนำไปพอกให้เกิดความอ่อนนุ่ม เพื่อนำไปทำเป็นสำลี ผ้าเช็ดเลนส์และกระดาษกรอง ทำความสะอาดผิวหนัง เช่น การชำระล้างเครื่องสำอาง เหล่านี้เป็นต้น

2.6 เนื้อเยื่อวิศวกรรม (Tissue Engineering) [19,21,22]

เนื้อเยื่อวิศวกรรม ถูกจำกัดความเป็นศาสตร์ 2 ศาสตร์ที่ใช้ประโยชน์ตามหลักของวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกี่ยวกับการพัฒนาของชีววิทยาเพื่อแทนที่ ซ่อมแซม รักษาหรือปรับปรุงเนื้อเยื่อ ในการออกแบบเนื้อเยื่อวิศวกรรมนั้นวัสดุและเทคนิคการผลิตจะเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะต้องเข้าใจหน้าที่ 3 ข้อในเนื้อเยื่อวิศวกรรม ดังนี้

- ใช้แยกเซลล์หรือแทนที่เซลล์ตามความต้องการ
- การส่งผ่านของเนื้อเยื่อ เพื่อการเติบโตไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- การเติบโตเซลล์ใน scaffold 3 มิติ

2 ข้อจำกัดที่สำคัญ ในการแยกเซลล์หรือเหนี่ยวนำเนื้อเยื่อ ได้แก่ขนาดอนุภาคและรูปร่าง ดังนั้น พื้นฐานความต้องการที่ยอมรับกันอย่างกว้างๆสำหรับการออกแบบพอลิเมอร์ scaffold คือ

- Scaffold จะมีความพรุนสูงและขนาดรูที่เหมาะสม
- ต้องการพื้นที่ผิวสูง
- สามารถเชื่อมสลายทางชีวภาพและอัตราการเสื่อมสภาพที่เหมาะสมเท่ากับอัตราการเกิดเนื้อเยื่อใหม่
- Scaffold ต้องมีสมบัติเชิงกลที่สมบูรณ์เพื่อคงสภาพของ โครงสร้างเนื้อเยื่อ
- Scaffold ต้องไม่เป็นพิษต่อเซลล์ (คือ สามารถเข้ากันได้)
- Scaffold ต้องเกิดแรงกระทำภายในกับเซลล์ได้ รวมถึงต้องเพิ่มการติดกันของ เซลล์ การเติบโต การเป็นก้อนและหน้าที่ที่แตกต่าง

จุดมุ่งหมายของการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ Scaffold ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะอย่าง รูพรุนที่มากและขนาดรูที่เพียงพอจึงเป็นที่ต้องการจากงานวิจัย เพื่อสะดวกในการเพาะเซลล์และแพร่ผ่านตลอด ทำให้โครงสร้างสมบูรณ์ของทั้งเซลล์และสารอาหาร การเสื่อมสภาพทางชีวภาพเป็นส่วนสำคัญของ Scaffold ที่ต้องการ เพื่อควบคุมเนื้อเยื่อแวดล้อมภายนอกที่จำเป็นจากการผ่าตัดเอาออกไป อัตราของการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเท่ากับอัตราการเกิดเนื้อเยื่อใหม่ นั่นคือ ขณะที่เซลล์เกิดขึ้นมีโครงสร้างเมตริกซ์ธรรมชาติรอบๆ เซลล์ Scaffold สามารถให้โครงสร้างที่สมบูรณ์ภายในร่างกาย และในที่สุดก็จะสลายออกจากเนื้อเยื่อใหม่ เนื้อเยื่อใหม่นี้ จะต้องรับน้ำหนักต่อไป

2.6.1 วัสดุสำหรับทำ Scaffold [21]

พอลิเมอร์เป็นวัสดุแรกสำหรับ Scaffold ตัวอย่างเช่น Poly(glycolic acid)(PGA), poly(lactic acid)(PLA), และโคพอลิเมอร์ poly(lactic acid-co-glycolic acid)(PLGA) เป็นตระกูลของ linear aliphatic polyesters ซึ่งจะใช้ส่วนใหญ่ในเนื้อเยื่อวิศวกรรม พอลิเมอร์จะเสื่อมสลายผ่านการไฮโดรลิซิสของพันธะเอสเทอร์ PGA เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เป็น Scaffold เพราะมีธรรมชาติที่ชอบน้ำ PGA เสื่อมสลายเร็วในสารละลายน้ำหรือในสิ่งมีชีวิต แต่สูญเสียสมบัติเชิงกลภายใน 2 ถึง 4 สัปดาห์ ใช้ผลิตเป็นเส้นใยที่ไม่นำมาถักทอเป็นผืน ซึ่งเป็น Scaffold แบบหนึ่งที่ใช้สำหรับเนื้อเยื่อวิศวกรรม PLA เป็น Scaffold ที่ใช้กันทั่วไป มีหมู่เมทิลในหน่วย PLA (เปรียบเทียบกับ PGA) ซึ่งไม่ชอบน้ำ จึงลดโมเลกุลที่เข้าใกล้กับน้ำ นำไปสู่อัตราการไฮโดรลิซิสที่ช้า ใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปี มีการทดลองปลูกฝัง Scaffold PLA ในสิ่งมีชีวิต เพื่อศึกษาอัตราการเสื่อมสลายระหว่าง PGA และ PLA เพื่อใช้เป็นอัตราส่วนของแลกติกและกรดไกลโคลิกในการสังเคราะห์ PLGA พวก linear aliphatic polyester เช่น poly(ϵ -caprolactone) (PCL) และ poly(hydroxyl butyrate)(PHB) ซึ่งใช้ในเนื้อเยื่อวิศวกรรม PCL จะมีอัตราการเสื่อมสลายที่ช้ากว่า PLA, PGA และ PLGA อัตราการเสื่อมสลายที่ช้าทำให้ PCL เป็นที่น่าสนใจน้อยสำหรับการใช้ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประโยชน์ในเนื้อเยื่อวิศวกรรม แต่เหมาะสำหรับในเรื่องการปลูกฝังและสามารถควบคุมการปลดปล่อยที่ต้องการการการเสื่อมสลายช้า ในปัจจุบันโคพอลิเมอร์ของ PCL จะวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสมบัติการเสื่อมสลาย ส่วน PHB ทำมาจากการหมักสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก PHB และ โคพอลิเมอร์ PHB จะเสื่อมสลายได้ช้ามากเพราะตามธรรมชาติจะไม่ชอบน้ำ จึงมีความสนใจน้อยเมื่อเทียบกับ PGA, PLA และ PLGA การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่สามารถเสื่อมสลายทางชีวภาพอื่นๆคือ poly(propylene fumarate)(PPF) จะเสื่อมสลายผ่านการไฮโดรลิซิสของพันธะเอสเทอร์ คล้ายกับ โกลโคไลด์และ แลกลไคด์ แม้กระนั้นก็ตาม การใช้ประโยชน์สำหรับเนื้อเยื่อวิศวกรรม จะมีความต้องการคล้ายๆกัน คือ ความสามารถที่เข้ากันได้ทางชีวภาพและความสามารถในการเสื่อมสลายทางชีวภาพ ในเมตริกซ์ และ Scaffold เนื้อเยื่อวิศวกรรม

พอลิเมอร์ธรรมชาติ เช่น โปรตีนและพอลิแซ็กคาไรด์เป็นประโยชน์ใช้สำหรับเนื้อเยื่อวิศวกรรม คอลลาเจนเป็นเส้นใยโปรตีนและองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเซลล์ธรรมชาติ ซึ่งใช้สำหรับการเกิดเนื้อเยื่อใหม่ สำหรับซ่อมแซมเนื้อเยื่ออ่อน การจัดการหนึ่งของคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบเซลล์ธรรมชาติที่มีสมบัติทางชีววิทยาซึ่งเป็นที่ปรารถนาสำหรับการใช้ประโยชน์ของเนื้อเยื่อวิศวกรรม โคพอลิเมอร์ collagen-glycosaminoglycan (GAG) ถูกนำมาสร้าง Scaffold สำหรับเนื้อเยื่อวิศวกรรม โดยการเปลี่ยนลักษณะคอลลาเจน (เจลาติน) เพื่อผลิตวัสดุพรุนสำหรับซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอลลาเจน อาจจะมีการสังเคราะห์ของโรค การต่อต้านเชื้อโรค การจัดการและสมบัติเชิงกลที่ไม่ดี และการควบคุมการเสื่อมสลายทางชีวภาพได้น้อย ส่วนกลุ่มอื่นๆของเส้นใยโปรตีนธรรมชาติ คือ ไหม ซึ่งใช้ในกระบวนการสิ่งทอมา 20 ปี และใช้ในการเย็บแผลมา 10 ปี เพราะว่ามีสมบัติเชิงกลดีเยี่ยมถึงแม้ว่าไหมเป็นลักษณะของวัสดุที่ไม่เสื่อมสลาย แต่สามารถเสื่อมสลายในกลไกของเอนไซม์ได้ อย่างไรก็ตามอัตราการเสื่อมสลายจะช้ามากๆ ซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเป็นพิษต่อเซลล์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนทางเคมีของวัสดุไหมเพื่อเพิ่มความสามารถที่เข้ากันได้ และชนิดของไหมอื่นๆ เช่น ไหมแมงมุมและไหมพันธุวิศวกรรม ส่วนพอลิแซ็กคาไรด์เป็นประเภทของพอลิเมอร์ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น alginate, chitosan และ hyaluronate จะใช้เป็น Scaffold วัสดุเนื้อเยื่อวิศวกรรม solid-state ดังนั้น โมเลกุลธรรมชาติขนาดใหญ่ที่บริสุทธิ์จะสกัดมาจาก เนื้อเยื่อสัตว์หรือเนื้อเยื่อพืช

2.6.2 การสังเคราะห์เนื้อเยื่อวิศวกรรม [19]

มีวิธีการหลายแบบสำหรับการเตรียม โครงสร้างรูพรุนเพื่อใช้เป็นเนื้อเยื่อวิศวกรรม (Scaffold) เทคนิคแต่ละแบบจะมีประโยชน์และข้อเสีย ดังนี้

1. Textile Technology : เทคนิคนี้จะใช้สำหรับการเตรียม เส้นใยที่ไม่ทอของพอลิเมอร์ ตัวอย่างเช่น โครงสร้างของพอลิโกลโคไลด์ (Polyglycolide) ใช้ประโยชน์เป็นเนื้อเยื่อวิศวกรรม โครงสร้างเส้นใยเป็นประโยชน์ต่อการเกิดเซลล์ที่แตกต่างกัน ข้อเสีย คือยากที่จะได้รูพรุนจำนวนมากและขนาดรูเท่าๆกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. Solvent Casting and Particulate Leaching (SCPL) : วิธีการนี้ โครงสร้างรูพรุนจะมีขนาดรูเท่าๆกัน แต่ความหนาถูกจำกัด พอลิเมอร์เริ่มต้นจะละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ (เช่น กรดพอลิแลคติก ละลายใน ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)) สารละลายก็จะถูกเทไปในโมลจนเต็มพร้อมกับอนุภาคโพโรเจน (Porogen) โพโรเจนเป็นเกลืออนินทรีย์ เช่น โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) ผลึกของ saccharose เจลลาติน (Gelatin) หรือพาราฟิน (Paraffin) ขนาดของอนุภาคโพโรเจนจะมีผลต่อรู Scaffold ขณะที่อัตราของพอลิเมอร์กับ โพโรเจนสัมพันธ์กันโดยตรงต่อจำนวนของรูพรุนในโครงสร้าง จากนั้นปล่อยให้ตัวทำละลายอินทรีย์ระเหย นำพอลิเมอร์จุ่มลงในอ่างของของเหลวสำหรับละลายโพโรเจน ในกรณีของโซเดียมคลอไรด์จะใช้น้ำ saccharose และเจลาตินจะใช้น้ำ ตัวทำละลายอะลิฟาติก เช่น เฮกเซน (Hexane) ใช้สำหรับพาราฟิน โพโรเจนละลายอย่างสมบูรณ์ โครงสร้างรูพรุนก็เกิดขึ้น มีความหนาเล็กน้อย ข้อเสียของ SCPL คือใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ซึ่งต้องเอาออกอย่างสมบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อเซลล์บน Scaffold

3. Gas Foaming : เป็นกระบวนการในการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์และโพโรเจนของแข็ง เทคนิคนี้จะใช้ก๊าซเป็นโพโรเจนพัฒนารูปร่างโครงสร้าง พอลิเมอร์จะถูกเตรียมโดยการอัดโมลโดยใช้ไมลร้อน ภาชนะจะถูกวางในอ่างขนาดใหญ่ที่เปิด ให้ความดัน CO_2 สูง ความดันภายในอ่างขนาดใหญ่จะเป็นสถานะของชั้นบรรยากาศ ขณะนี้รูพรุนก็จะเกิดขึ้นโดยโมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยไว้ในพอลิเมอร์ เป็นผลให้โครงสร้างคล้ายฟองน้ำ ปัญหาส่วนใหญ่ของเทคนิคนี้ได้แก่ใช้ความร้อนมากเกินไป ขณะที่การอัดโมล (ข้อห้าม ในการรวมกัน อุณหภูมิวัสดุอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเมตริกซ์พอลิเมอร์) และโดยข้อเท็จจริงนั้นรูจะไม่เชื่อมกัน

4. Emulsification/Freeze-drying : เทคนิคนี้ไม่ต้องการใช้โพโรเจนของแข็งเหมือน SCPL พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ละลายในตัวทำละลายที่เหมาะสม (เช่น กรดพอลิแลคติก ละลายใน ไดคลอโรมีเทน) เติมน้ำลงในสารละลายพอลิเมอร์ ของเหลวทั้งสองจะผสมกันได้เป็นอิมัลชัน ก่อนที่ สองเฟสจะแยกกัน อิมัลชันจะเทไปใน โมลและแช่แข็งเร็ว โดยการจุ่มไปใน ไนโตรเจนเหลว อิมัลชันแช่แข็งต่อมาก็คือ Freeze-drying เพื่อเอาน้ำและตัวทำละลายออก โครงสร้างก็จะเป็นรู การ Emulsification และ Freeze-drying เตรียมได้เร็วเมื่อเทียบกับ SCPL ซึ่งจะไม่ต้องการเวลาการชะล้าง ไม่ต้องการใช้ตัวทำละลาย นอกจากนั้นขนาดรูจะเล็กและรูพรุนจะเท่าๆกัน Freeze-drying โดยตัวมันเองใช้เทคนิคทั่วไปสำหรับการเกิด Scaffold จะใช้เตรียมฟองน้ำคอลลอยด์ คอลลอยด์จะละลายในอะซิติก สารละลายของกรดอะซิติกหรือ กรดไฮโดรคลอริก ถูกเทภายใน โมล แช่แข็งกับไนโตรเจนเหลว เป็น Lyophilize

5. Liquid-Liquid Phase Separation : คล้ายกับเทคนิคที่ 4 กระบวนการนี้ต้องใช้ตัวทำละลายที่มีจุดหลอมเหลวต่ำเพื่อช่วยต่อการทำให้บริสุทธิ์ เช่น ไดออกเซน (Dioxane) ใช้ละลายกรดพอลิแลคติก เติมปริมาณน้ำเล็กน้อยก็จะแยกเฟสกัน ตามด้วยให้ความเย็นที่ต่ำกว่าจุดหลอมเหลว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของตัวทำลายจาก Vacuum-drying เพื่อดึงตัวทำลายออก ก็จะได้รูพรุนของ Scaffold มีข้อเสียเหมือน วิธี Emulsification/Freeze-drying

2.6.3 สมบัติที่จำเป็นที่สุดของ Scaffold [22]

- ความสามารถเข้ากันได้ทางชีวภาพ Scaffold จะต้องรวมเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต

- รูพรุนของ Scaffold จะต้องมีการเปิดซึ่งทำให้การเชื่อมต่อภายในโครงสร้างรูพรุน อัตราพื้นที่ผิวต่อพื้นที่ปริมาตรจะกว้าง เซลล์จะเจริญภายใน และเซลล์จะแพร่ตลอดโครงสร้างรู ทำให้ง่ายต่อการมีหลอดเลือดใหม่ของโครงสร้างเนื้อเยื่อรอบๆ Scaffold จะแสดงพฤติกรรม microporosity ที่เพียงพอ รูพรุนและการติดกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแพร่ของสารอาหารและก๊าซ เพื่อเอาของเสียจากการเผาผลาญออกจากเซลล์ ที่เติบโตภายใน Scaffold เป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญในเนื้อเยื่อวิศวกรรมกระดูก เพราะเนื่องจากลักษณะการเผาผลาญกระดูก ปริมาณการส่งผ่านของเสียจะมีอัตราสูงเกิดขึ้นภายใต้สภาวะการทดลองการปลูกฝังเนื้อเยื่อ อย่างไรก็ตาม ระดับของรูพรุนจะมีอิทธิพลต่อสมบัติอื่นๆของ Scaffold นั่นคือ ความเสถียรทางเชิงกล ดังนั้นค่าจะเท่ากันกับความต้องการเชิงกลของเนื้อเยื่อวิศวกรรม เพื่อใช้ในการแทนที่

- ขนาดรูพรุน เป็นประเด็นสำคัญมากๆ เพราะถ้ารูที่ใช้ขนาดเล็ก รูจะถูกปิดกั้น โดยเซลล์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะป้องกันเซลล์แทรกซึมเข้าไป ป้องกันการเกิดเมตริกซ์เซลล์พิเศษและป้องกันการเกิดหลอดเลือดใหม่ภายในพื้นที่ของ Scaffold โดยที่ขนาดรูภายในเป็น 200-900 μm ซึ่งแล้วแต่แนวคิดที่แตกต่าง ที่เป็นที่ต้องการของผู้ทดลอง เชื่อว่ากระดูกที่สร้างขึ้นใหม่ จะได้มาโดยเมตริกซ์ชั่วคราว 3D ซึ่งรูขนาดใหญ่ โครงสร้างจะติดกัน ที่อัตราพื้นที่ผิว/ปริมาตรสูง ง่ายต่อเซลล์เนื้อเยื่อและเส้นเลือดเจริญภายใน อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลต่อสมบัติเชิงกล

- สมบัติของพื้นผิว ทั้งทางเคมีและลักษณะรูปร่างสามารถควบคุม และส่งผลกระทบต่อ การติดกันของเซลล์ และการเติบโตของเซลล์

1. สมบัติทางเคมี จะสัมพันธ์กับความสามารถการติดกันของเซลล์กับวัสดุ นั่นคือ ปฏิกริยาภายในโปรตีนกับวัสดุ

2. สมบัติของลักษณะรูปร่าง เป็นส่วนที่น่าสนใจเมื่อหัวข้อ คือการื่อนำกระดูก (Osteoconduction) การื่อนำกระดูกจะกระทำโดยย้ายที่เซลล์เนื้อเยื่อกระดูกไปยังผิวของเส้นใย scaffold ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการปลูกฝังวัสดุ การย้ายก้อนเซลล์เนื้อเยื่อกระดูกจะเอาออกจากเส้นใยเมตริกซ์ชั่วคราว ดังนั้น เส้นใยเมตริกซ์เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดที่ได้มาจาก Scaffold หรืออีกในหนึ่งเมื่อเซลล์เนื้อเยื่อกระดูกเริ่มจะเป็นก้อนบนเส้นใยแยกออกจาก Scaffold ขณะที่บาดแผลหดตัว พื้นผิวที่หยาบมากๆสามารถกักเส้นใยเมตริกซ์ได้มากกว่าพื้นผิวเรียบ และจากนี้ไปการย้ายที่ของเซลล์เนื้อเยื่อกระดูกไปยังผิวของวัสดุจะง่ายขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.7 โพรโรเจน (Porogen)[23]

รูพรุนตัวของไฮโดรเจลถูกเตรียมโดยใช้ เกลือ น้ำตาลหรือผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง

2.7.1 การเลือกและการเติมโพรโรเจน

รูพรุนของวัสดุไฮโดรเจลจะส่งผลเนื่องจากการแขวนลอยที่อิมมัลชันของโพรโรเจนในสารละลายมอนอเมอร์ โพรโรเจนจะต้องไม่ละลายในสารละลายมอนอเมอร์ แต่จะละลายในสารละลายการชะล้างที่ใช้ โดยที่โซเดียมคลอไรด์ชอบใช้เป็นโพรโรเจน ส่วนโพแทสเซียมคลอไรด์ น้ำแข็ง น้ำตาลและโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ก็จะถูกนำมาใช้ ซึ่งจะควบคุมขนาดอนุภาคโพรโรเจนที่น้อยกว่า 25 ไมครอน ซึ่งควรเลือกให้น้อยกว่า 10 ไมครอน ขนาดเล็กๆจะช่วยให้การแขวนลอยของโพรโรเจนในตัวทำละลาย ความเข้มข้นของโพรโรเจนอยู่ในช่วงจาก 5% w/w – 50% w/w โดยการเลือก 10% w/w – 20% w/w ในสารละลายของมอนอเมอร์

ตัวอย่างโพรโรเจนที่ใช้ [24]

1. โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride)

- สูตร โมเลกุล NaCl
- คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี


น้ำหนักโมเลกุล	58.44
จุดเดือด	1465 °C
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง	~800 °C
ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1)	2.16
ความสามารถในการละลายน้ำ	37 กรัม/100 มล.
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	5-8
- ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา
 - ความคงตัว สารนี้มีความเสถียร
 - สารที่เข้ากันไม่ได้ ทำปฏิกิริยากับโบรมีนไตรฟลูออไรด์ (BF₃), โบรอน ไตรออกไซด์และแคลเซียมออกไซด์ (B₂O₃+CaO) และกรดซัลฟูริก โซเดียม สังกะสี ฟลูออไรด์
 - สารอันตรายจากการสลายตัว ฟุ้ง/ก๊าซพิษของคลอไรด์ (Cl₂) เกิดเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 1600 °C
- เมื่อสัมผัสกับความร้อนสูง จะทำให้เกิดไอระเหยที่ฤทธิ์ระคายเคืองขึ้น
- อันตรายต่อสุขภาพอนามัย
 - สัมผัสทางหายใจ การหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคือง จมูก คอ และ ปอด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัมผัสทางผิวหนัง	การสัมผัสสถูกผิวหนังทำให้ระคายเคือง การสัมผัสเป็นเวลานานจะทำให้ปวดแสบปวดร้อน และแผลไหม้
กินหรือกลืนเข้าไป	การกลืนกินเข้าไปทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้คลื่นไส้และอาเจียน
สัมผัสสูดดม	การสัมผัสสูดดม ทำให้เกิดการระคายเคือง ต่อตา ตาแดง เจ็บตา
การก่อมะเร็ง	สารนี้ถูกรายงานว่าเป็นสารไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง โดย NTP, IARC, OSHA
ความผิดปกติอื่น ๆ	การสัมผัสกับสารเป็นระยะเวลาานหรือการสัมผัสสารซ้ำ จะทำให้เกิดแผลพุพอง

2.8 สารประกอบไฮดรอกซีแอปาทิต [25]

องค์ประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ น้ำ คอลลาเจน และ ไฮดรอกซีแอปาทิต โดยไฮดรอกซีแอปาทิตเป็นแร่ธาตุหลักในกระดูกและฟัน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักร่างกาย ดังรูป 2.10




รูปที่ 2.10 องค์ประกอบของกระดูกในร่างกาย[25]

2.8.1 โครงสร้างผลึกไฮดรอกซีแอปาทิต

สารประกอบไฮดรอกซีแอปาทิต เป็นสารประกอบจำพวกแคลเซียมฟอสเฟต ที่มีสูตรเคมีคือ $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ มีอัตราส่วนโดยโมลของ Ca:P เป็น 1.67 รูปผลึกเป็นเฮกซะโกนอล ขนาดยูนิตเซลล์ $a = 9.423$ และ $c = 6.875$ อังสตรอม ดังรูป 2.11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.11 โครงผลึกของไฮดรอกซีแอปาไทต์[25]

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Esmail Jabbari[26] ได้ศึกษาการเตรียม Scaffold ที่เป็นนาโนคอมโพสิตระหว่าง hydrogel/apatite เพื่อการงอกของกระดูก โดยอนุภาคนาโนของ hydroxyapatite (HA) จะถูกนำมาต่อกับบน hydrophilic unsaturated poly(ethylene glycol)oligomer ก่อนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการแขวนลอยในสารละลายไฮโดรเจล การต่อกิ่งจะมี 2 ชั้นตอน ในขั้นแรก poly(ethylene glycol)methacrylate (PEGMA) จะถูกควบแน่นกับ 3-isocyanatopropyltrimethoxysilane (iCPTMS) เพื่อให้เกิด PEGMA-PTMS urethane โดยมี unsaturated methylacrylate และ trimethoxysilane เป็นหมู่ปลาย และในขั้นที่ 2 หมู่ปลายของ urethane ที่เป็น trimethoxysilane จะถูกทำปฏิกิริยากับหมู่ฟอสเฟต และ คาร์บอกซิล ที่ผิวของ HA เพื่อสร้าง HA ที่มีกิ่ง PEGMA oligomers (gHA)

Hydrogel/apatite porous scaffold เตรียมได้จาก PLEOF ซึ่งใช้เป็น degradable macromer ส่วนสารที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยง ได้แก่ methylenebisacrylamide (MBIS) และมี NaCl เป็นสารที่ทำให้เกิดรู (porogen) นำ gHA โดยน้ำหนักเท่ากับ ไฮโดรเจลใส่ลงในส่วนผสมพอลิเมอร์ แล้วย้ายไปใส่ในแม่แบบเทฟลอน แล้วนำไปใส่เตาอบ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ส่วนสารที่ทำให้เกิดรูนั้นจะเอาออกโดยนำ Scaffold ไปแช่ในน้ำกลั่นเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งต้องเปลี่ยนน้ำทุกๆ 8 ชั่วโมงแล้วนำไปทำให้แห้งในสุญญากาศเป็นเวลา 12 ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งาน Scaffold จะถูกฆ่าเชื้อด้วยเมทานอล แล้วล้างด้วย PBS แล้วนำไปทดสอบการยึดติดกับเซลล์ (neonatal heart fibroblast cells) เพราะไว้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เซลล์ที่ติดกับ Scaffold แล้วจะล้างด้วย PBS แล้วทำให้สามารถซึมน้ำได้โดยแช่ใน PBS กับ 0.1% triton x-100 และ 0.1M glycine จากนั้นย้อมสีนิวเคลียสของเซลล์ด้วย 4',6-Diamidino-2-phenylindole หรือ SYTOX Green แล้วสลับด้วย Texas Red-X Phalloidin เนื่องจาก PLEOF hydrogel นั้นเนื้อเยื่อทำให้เซลล์ไม่ติดกับผิวของแบบจำลอง แต่เมื่อนำ Scaffold ไป treated ด้วย คอลลาเจน จะทำให้เซลล์ติดที่ผิวของ Scaffold ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Yoshiyuki Yokogawa และ Fukue Nagata [27] ได้ทำการสังเคราะห์วัสดุที่เป็นคอมโพสิตระหว่างไฮดรอกซีแอปาทาइट และพอลิเมอร์ โดยวิธี hydrothermal โดยเตรียม apatite precursor slurry จาก 0.06 โมล CaCO_3 และ 0.09 โมล $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ แล้วปั่นกวนใน pot mill โดยมีน้ำ 200 มล. แล้วใส่เส้นใยพอลิเมอร์ลงไป ใน apatite precursor slurry โดยเส้นใยพอลิเมอร์ที่นำมาใช้มี 3 ชนิด ได้แก่ aromatic polyamide , phenolic resin และ polyvinyl alcohol ปรับพีเอชให้เป็น 10 ด้วยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และเป็น 4 ด้วยกรดอะซิติก แล้วนำสารละลายไปใส่ใน autoclave ที่อุณหภูมิ 160-200 °C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง แล้วศึกษาการเกิดผลึกแอปาทาइटบนเส้นใยพอลิเมอร์พบว่า ที่ pH 10 อนุภาคแอปาทาइटที่เกาะบนเส้นใยจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมคล้ายกลีบดอกไม้ และพบว่าอนุภาคแอปาทาइटจะเกาะที่ phenolic resin และ polyvinyl alcohol มากกว่าที่ aromatic polyamide ที่อุณหภูมิ 180°C pH 10 ยังพบอีกว่า polyvinyl alcohol ดูเหมือนจะยึดและโค้งงอไปจากเดิม แต่ phenolic resin และ aromatic polyamide ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ส่วนที่ pH 6.5 ผลิตภัณฑ์ที่ได้เหมือนที่ pH 10 คืออนุภาคแอปาทาइटที่เกาะมีรูปร่างเป็นทรงกลมคล้ายกลีบดอกไม้ และจะมีมากที่ polyvinyl alcohol และที่พีเอชนี้ยังพบอีกว่า เส้นใย polyvinyl alcohol บางส่วนหลอมติดกัน ในขณะที่ phenolic resin และ aromatic polyamide ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ส่วนที่ pH 4 พบว่าผลึกของแอปาทาइटมีรูปร่างเหมือนท่อนไม้ (rod-like crystals) กว้างประมาณ 2-3 ไมโครเมตร ยาว 20-50 ไมโครเมตร และแต่ละผลึกจะยาวไปในทิศทางเดียวกัน และจากการศึกษาด้วย TEM พบว่าผลึกคล้ายท่อนไม้นั้นประกอบด้วยผลึกเล็กๆจำนวนมากและที่พีเอชนี้เส้นใย polyvinyl alcohol นั้นถูกทำลายค่อนข้างมาก แต่ phenolic resin กับ aromatic polyamide นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

Tamada Yusashi [28] ได้ศึกษาค้นวิธีการเตรียมโครงสร้างรูพรุนจากไฟโบรอินจากไหม โดยในกระบวนการจะมีการแช่แข็งและการละลายสารละลายไฟโบรอินในตัวทำละลายอินทรีย์ โดยในกระบวนการจะไม่มีการทำ freeze-drying ไม่มีการใช้สารเชื่อมโยง และไม่มีการใช้วัสดุพอลิเมอร์อื่นๆ พบว่า ความเข้มข้นของตัวทำละลาย ความเข้มข้นของไฟโบรอิน อุณหภูมิแช่แข็ง และเวลาแช่แข็ง จะมีผลต่อการเกิดฟองน้ำโครงสร้างของรูพรุน และสมบัติเชิงกลของฟองน้ำ จาก XRD และ FTIR แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างผลึกของไหม I และ II จะยังคงอยู่ในฟองน้ำ และโครงสร้างทุติยภูมิของไฟโบรอิน จะเปลี่ยนไปเป็น β -sheet ส่วนค่าความแข็งแรงดึง จะลดลงเล็กน้อย ฟองน้ำไฟโบรอินจะผ่านการฆ่าเชื้อใน autoclave ในเวลา 3 สัปดาห์จะพบว่า เซลล์ MC3T3 ที่เพาะบนฟองน้ำนี้สามารถจะเพิ่มจำนวนได้ ดังนั้นฟองน้ำนี้สามารถใช้เป็นเนื้อเยื่อวิศวกรรม เพราะเนื่องจากการโครงสร้างจาก โปรตีนไหมบริสุทธิ์ อีกทั้งโครงสร้างรูพรุนและสมบัติเชิงกลก็เหมาะสมที่ ให้เซลล์เจริญเติบโต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Guang Chen และคณะ[29] ได้ทำการปรับปรุง poly(ϵ -caprolactone) scaffold (PCL) ด้วยไฟโบรอินจากไหม (SF) โดยจาก SEM แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของสารละลายไฟโบรอิน จะมีผลต่อลักษณะของ PCL-SF hybrid scaffold ที่ได้ ส่วน ATR-FTIR ได้แสดงให้เห็นว่ามี SF อยู่ที่ผิวของ Scaffold และมีการเปลี่ยนแปลงคอนฟอร์เมชัน อีกทั้ง wettability ของ hybrid scaffold นั้นดีขึ้นมาก เมื่อนำเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์มาเพาะบน hybrid scaffold พบว่าจากเซลล์เพียงไม่กี่เซลล์ที่นำไปเพาะ เมื่อเวลาผ่านไป 7 วันมีเซลล์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงพื้นผิว Scaffold ด้วยไฟโบรอินจากไหมเป็นการทำให้ PCL เข้ากับร่างกายได้ดีขึ้น จึงทำให้สามารถนำไปใช้เป็นเนื้อเยื่อวิศวกรรมได้จริงๆ

Kong X.D. และคณะ[30] ทำการตกผลึก hydroxyapatite (HA) บน silk fibroin โดยใช้แคลเซียมฟอสเฟตตกตะกอนในสารละลายของ silk fibroin ที่ pH 8 และอุณหภูมิห้อง จากผลการทดลองพบว่าผลึก HA เกิดเป็นสารประกอบกับ fibroin โดยแรงกระทำระหว่าง HA กับ silk fibroin ค่อนข้างแข็งแรงซึ่งจะทำให้พีคของเอมไคนั้น shift ไปจากตำแหน่ง $1517-1539 \text{ cm}^{-1}$ และจาก TEM แสดงให้เห็นอีกว่าผลึก HA รูปร่างเหมือนท่อนไม้ (rod-like) เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 nm

Li Wang และคณะ[31] ได้ทำการสังเคราะห์วัสดุประกอบระหว่าง hydroxyapatite (HA) กับ silk fibroin (SF) โดยวิธีการตกตะกอนร่วม ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของ HA ต่อ SF พบว่าที่ปริมาณ SF มากกว่า 40 % โดยน้ำหนักขึ้นไป การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของผลึก HA จะแคบลง วัสดุประกอบที่สังเคราะห์ได้นั้นรูพรุนจะเป็นรูเปิดประมาณ 62-74% และประมาณ 70% ของรูที่เชื่อมต่อกันมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40-115 μm แต่ที่ปริมาณของ SF เท่ากับ 30% โดยน้ำหนัก พบว่าผลึก HA มีขนาดใกล้เคียงกันและกระจายตัวของผลึกออกเป็นสามมิติ

Tsutomo และคณะ [32]ทำการสังเคราะห์วัสดุประกอบร่วมระหว่าง แอปาไทต์ และเส้นใยไหม โดยใช้วิธีการแช่สลับ (alternate soaking process) โดยแช่เส้นใยไหมในสารละลายของแคลเซียม และฟอสเฟต สลับกันทุกชั่วโมง พบว่า ผลึกแอปาไทต์จะเกาะหลังจากแช่มากกว่า 21 ครั้งขึ้นไป โดยได้ความหนาแน่นมากกว่า 20 μm และยังพบอีกว่าการเกาะของผลึกแอปาไทต์จะเติบโตออกทางแกน c

MC Chang และคณะ[33] ได้ทำการสังเคราะห์วัสดุประกอบร่วมของ gelatin (GEL) กับ Hydroxyapatite (HAp) โดยทำการตกตะกอนผลึก HAp ในสารละลายของ GEL ที่ pH 8 และอุณหภูมิ 38°C พบว่าในการวิเคราะห์ด้วย FT-IR พันธะเคมีระหว่างแคลเซียมไอออนของ HAp กับคาร์บอกซิลไอออนของ GEL เหนี่ยวนำให้เกิดการ shift ของพีคจาก 1339 cm^{-1} และที่ความเอกซอร์นี้เป็นเอกซอร์ที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เข้มข้นของ GEL มากจะมีหมู่ที่ว่องไวมากกว่า เช่น หมู่คาร์บอกซิล เมื่อหมู่ว่องไวมากก็เหนี่ยวนำแคลเซียมไอออนได้มาก การเกาะของ HAp ก็มากแต่อย่างไรก็ตามการที่ HAp มาเกาะมากก็ทำให้ความเข้มข้นของแคลเซียมลดลงจึงทำให้การเติบโตของผลึกเกิดขึ้นน้อยตามไปด้วย

Rikako Kino และ คณะ [34] ได้ทำการเตรียมฟิล์มไฟโบรอินจากไหม แล้วแช่ในแคลเซียมคลอไรด์ ที่ความเข้มข้นต่างๆกัน แล้วทรีทด้วย MeOH แล้วแช่ในของไหลเทียมจากร่างกาย (1.5 SBF) พบว่าผลึก HAp ไม่เกาะบนฟิล์มที่มีความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์น้อยกว่า 3 % โดยน้ำหนัก แต่ที่ปริมาณแคลเซียมคลอไรด์มากกว่า 5 % โดยน้ำหนัก ผลึก HAp จะเกาะบนฟิล์มหลังจากแช่เป็นเวลา 6 ชั่วโมง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การวิจัยและการดำเนินงาน

1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตอนที่ 1. การเตรียมผงไหมไฟโบรอินจากรังไหมไทยนางน้อย

1. การล้างกาวเซริซินออกด้วยน้ำร้อน
2. การทำดีกัมหรือการล้างกาวเซริซินที่เหลือและไขมัน
3. การทำไดอะไลซิสในถุงเซลโลเฟนเพื่อกำจัด $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ออก
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของสารประกอบที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR) และเครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน (TGA)

ตอนที่ 2. การเตรียมเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน

1. การเตรียมเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินโดยใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์
2. ตรวจสอบวิเคราะห์เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR), เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน (TGA), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM), ทดสอบแรงกดด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล (Universal testing machine) และทดสอบการดูดน้ำ

ตอนที่ 3. การเตรียมวัสดุประกอบร่วมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีแอปาทาइट

1. การเตรียมสารละลายไฮดรอกซีแอปาทาइटที่ความเข้มข้นต่างๆ
2. การเตรียมวัสดุประกอบร่วมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีแอปาทาइटในสารละลายไฮดรอกซีแอปาทาइटที่ความเข้มข้นต่างๆ ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
3. ตรวจสอบวิเคราะห์วัสดุประกอบร่วมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีแอปาทาइटด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR), เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน (TGA), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM), ทดสอบแรงกดด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล (Universal testing machine) และทดสอบการดูดน้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 วัสดุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

1. รังไหมไทยนางน้อย
2. สบู่
3. น้ำกลั่น
4. โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium carbonate (Na_2CO_3)) ของบริษัท APS Finechem
5. แคลเซียมคลอไรด์-2-ไฮเดรต (Calcium chloride 2-hydrate ($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$))
6. 1,1,1,3,3,3-เฮกซะฟลูออโร-2-โพรพานอล (1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol (HFIP)) ($\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_6\text{O}$) ของบริษัท Fluka puriss >99.0% bp. 57-60 °C
7. โซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride (NaCl)) ของบริษัท CARLOERBA
8. เอทานอล (Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$))
9. ไฮดรอกซีแอปาทิต (Hydroxyapatite ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$)) ของบริษัท Fluka
10. กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric (HCl))
11. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (Ammonium Hydroxide (NH_4OH))
12. กรดอะซิติก (Acetic acid (CH_3COOH))

3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์

1. บีกเกอร์
2. กระบวยตวง
3. แท่งแก้วคน
4. ปากคีบ
5. จานเพาะเชื้อ
6. ขวดและภาดพอลิฟอสฟีน
7. แผ่นอะลูมิเนียมฟลอยด์
8. กระดาษกรองเบอร์ 1
9. กระจกบอกล้าง
10. ช้อนตักสาร
11. กรรไกร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

12. ถาดอะลูมิเนียม
13. พาราฟิล์ม
14. กระดาษวัด pH
15. ตะแกรงวัดการบวมตัว
16. Regenerated cellulose SnakeSkinTH Pleated Dialysis Tubing ของบริษัท Pierce MWCO 3,500
17. ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร
18. แท่งแม่เหล็ก (Magnetic bar)

เครื่องมือ

1. เครื่องชั่งน้ำหนัก 4 ตำแหน่ง ของบริษัท Scientific promotion ยี่ห้อ Sartorius
2. เครื่องทำความเย็น ที่ -81 องศาเซลเซียส ของบริษัท GES รุ่น PLC-1055
3. ตู้อบ
4. เครื่องให้ความร้อนชนิดแผ่น (Hot plate)
5. ตู้เย็นธรรมดา
6. หม้อนึ่งอัตโนมัติ (Autoclave) รุ่น Hiramama Model HA-300MII
7. เครื่อง Freeze dryer
8. เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล LLOYD (Universal testing machine) รุ่น LR 5K; LLOYD
9. เครื่องเทอร์มัลกราวิมิเตอร์ (TGA): รุ่น Pyris 1 TGA Perkin Elmer
10. เครื่องฟูรีเยนทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (Fourier Transform spectroscopy, FTIR):
รุ่นFTIR Spectrum GX Perkin Elmer
11. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM): LOE รุ่น
I455UP
12. เครื่องวัดความเป็นกรดต่าง (pH-meter)
13. เครื่องปั่นกวนแม่เหล็ก (Magnetic stirrer)
14. เครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD) บริษัท BRUKER รุ่น D8 Advance

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1. การเตรียมผงไหมไทยไฟโบรอินจากรังไหมไทยนางน้อย

1.1 การล้างกาวเซรีซินออกด้วยน้ำ

นำรังไหมจำนวน 30 กรัม มาทำการตัดให้เป็นชิ้น รังไหมที่นำมาตัดต้องเลือกส่วนที่สกปรกออกก่อนล้างด้วยน้ำประปาประมาณ 3 – 4 ครั้ง

นำไหมที่ล้างแล้วใส่ขวดพลาสติก PP พร้อมใส่น้ำกลั่นปริมาตร 300 มิลลิลิตร โดยไม่ต้องปิดฝาให้สนิท แล้วนำเข้าเครื่อง Autoclave ที่อุณหภูมิ 121 °C เป็นเวลา 60 นาที เมื่อนำไหมออกมาเทส่วนที่เป็นน้ำ (โปรตีนเซรีซิน) ออกแช่เก็บไว้ในตู้เย็น ส่วนเส้นไหมนำไปผึ่งให้แห้ง

1.2 การทำดิกัม

- นำไหมที่ผ่านการล้างกาวออกแล้ว นำมาทำการจิกเป็นฝอย
- ต้มน้ำกลั่นปริมาตรประมาณ 1000 มิลลิลิตร ที่มีสบู่จำนวน 2.25 กรัม และ โซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) จำนวน 1.59 กรัม นำไหมที่จิกเป็นฝอยใส่ลง ไปจำนวน 20 กรัม พร้อมทั้งคนและให้ความร้อนประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลาเทน้ำสบู่ทิ้งแล้วล้างไหมด้วยน้ำกลั่นที่อุ่นและเย็นสลับกันประมาณ 3-4 ครั้ง แล้วทำการวัด pH น้ำที่ล้างจนเป็นกลางแล้วนำไหมไปผึ่งที่อุณหภูมิห้องจนแห้งสนิท

1.3 การทำไดอะไลซิสในถุงเซลโลเฟน

- นำไหมจากข้อ 1.2 มาทำการตัดเป็นชิ้นชั่งประมาณ 10 กรัม มาละลายด้วยสารละลายผสมระหว่าง แคลเซียมคลอไรด์ น้ำ และเอทิลแอลกอฮอล์ (73 ml : 47 ml : 54 ml) [4] นำมาปริมาตร 100 มิลลิลิตร ให้ความร้อนต่ำกว่า 100 °c จนได้สารละลายที่ขุ่นหนียวไม่เหลือเส้นไหมแล้ว
- จากนั้นเทสารไหมไฟโบรอินที่ละลายแล้วลงใน Cellulose membrane tube ถุงละ 2-3 ml นำไปทำไดอะไลซิสด้วยน้ำสะอาด 3 วัน โดยเปลี่ยนน้ำทุกวัน โดยเฉพาะครั้งแรกเปลี่ยนน้ำทุกชั่วโมง
- พอครบกำหนดเทสารละลายจากถุงเซลโลเฟนทุกถุงรวมกันจดปริมาตรรวม นำทั้งหมดไปกรองเก็บ ส่วนน้ำใส่จานเพาะเชื้อแล้วนำไปแช่แข็ง จากนั้นนำไปเข้าเครื่อง Freeze – dryer จะได้ผงไหมไฟโบรอินสีเหลืองอ่อน

1.4 ตรวจสอบเอกลักษณ์ของผงไหมไฟโบรอินที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรด สเปกโตรสโกปี (FTIR) และด้วยเครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน (TGA)

ตอนที่ 2. การเตรียมเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน (scaffold)

1. ชั่งผงไหมไฟโบรอินประมาณ 0.34 กรัม นำมาละลายใน 1,1,1,3,3,3-เฮกซะฟลูออโร-2-โพรพานอล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ปิดฝาให้แน่นรอจนไหมละลายเป็นเนื้อเดียวกันจนหมด

2. จากนั้นเติมเกลือซึ่งจะใช้เป็นตัวที่ทำให้เกิดรูพรุน โดยในการทดลองนี้จะใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ โดยใช้ปริมาณเกลือ 10 เท่าของน้ำหนักผงไหมที่ขังมาข้างต้น เติมลงไปกระจายให้ทั่วปิดฝาภาชนะให้แน่นรอจนผงไหมละลายหมดจากนั้นเปิดฝาแล้วรอให้แอลกอฮอล์ระเหยไป
3. นำก้อนไฟโบรอินที่ได้แช่น้ำเพื่อละลายเกลือจนหมดแล้วผึ่งให้แห้งจะได้เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินซึ่งมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ มีรูปร่างทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 เซนติเมตรและหนา 0.4 เซนติเมตร
4. ตรวจสอบวิเคราะห์เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR), เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน (TGA) และด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
5. ทดสอบแรงกดเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล (Universal testing machine) และทดสอบการดูดน้ำ

ตอนที่ 3. การเตรียมวัสดุประกอบรวมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีแอปาทาइट

1. เตรียมสารละลายไฮดรอกซีแอปาทาइट ที่มีความเข้มข้น 0.5 % w/v โดยชั่งไฮดรอกซีแอปาทาइट 0.5 กรัม ละลายน้ำ 100 กรัม แล้วทำให้เป็นสารละลายด้วยกรดอะซิติกเข้มข้นพร้อมทั้งปั่นจนทั่ววิธีเดียวกันนี้อีก 2 ความเข้มข้น คือ 1.0 และ 3.0 % w/v
2. นำเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินที่ได้จากตอนที่ 2. จำนวน 4 ชิ้น โดยตัดในแต่ละชิ้นมีขนาด 1 ใน 4 ของชิ้นงานที่เตรียมได้จากตอนที่ 2 มาแช่ในสารละลายที่เตรียมได้จากข้อ 1. โดยทำการแช่ในลักษณะแขวนลอยในสารละลาย จากนั้นทำการปรับ pH ของสารละลายให้มี pH เท่ากับ 10 ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ pH 10 พร้อมทั้งปั่นจนทั่ว
3. หลังจากสารละลายมี pH เท่ากับ 10 จะเกิดการตกตะกอนกลับมาของไฮดรอกซีแอปาทาइट หยุดการปั่นจนทั่ว ปิดภาชนะด้วยอลูมิเนียมฟลอยด์ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
4. ทำการแช่ตัวอย่างเป็นเวลา 4 , 8 , 12 และ 16 วันตามลำดับ ทำเช่นเดียวกันนี้ทั้ง 3 ความเข้มข้น
5. ทำการวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุประกอบรวมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีแอปาทาइटด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR), เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน (TGA) และด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
6. ทดสอบแรงกดด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล (Universal testing machine) และทดสอบการดูดน้ำ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการทดลองและการอภิปรายผล

4.1 การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของผงไหมไฟโบรอิน


จากการเตรียมผงไหมไฟโบรอินจากรังไหมไทยนางน้อยได้ผลิตภัณฑ์เป็นผงละเอียด สีขาว เหลือง นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR และ TGA ได้ผลแสดงดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 อินฟราเรดสเปกตรัมของผงไหมไฟโบรอิน

จากรูปพบพีกที่เลขคลื่น 3449 cm^{-1} ซึ่งเป็นพีกของ N-H Stretching ของ amide , เลขคลื่น 2918 cm^{-1} เป็นพีกของ C-H Stretching และเลขคลื่น 1646 , 1545 และ 1446 cm^{-1} ซึ่งเป็นพีกของ C=O ของ 1° , 2° และ 3° amide ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าผงไหมไฟโบรอินเป็นสารประเภทโปรตีน โดยมีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบหลัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.2 TGA เทอร์โมแกรมของผงไหมไฟโบรอิน

จากรูปพบพีคการสลายตัวเพียงหนึ่งขั้นตอนที่อุณหภูมิ 278.33 °C


4.2 การเตรียมเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน

การเตรียมเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินในงานวิจัยนี้ ใช้วิธี salt-leaching โดยใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ในการทำให้เกิดรูพรุน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นของแข็งสีขาวเหลือง เมื่อนำเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินที่เตรียมได้มาตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR รูปที่ 4.3 และ TGA รูปที่ 4.4



รูปที่ 4.3 อินฟราเรดสเปกตรัมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.4 TGA เทอร์โมแกรมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโพรตีนไฟโบรอิน

พบว่าตำแหน่งของพีคที่แสดงหมู่ฟังก์ชันอยู่ในช่วงเดียวกันกับผงไหมไฟโบรอินซึ่งแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการเตรียมจากผงไหมเป็นเนื้อเยื่อโครงสร้างไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างไหมไฟโบรอินซึ่งยังคงเป็นสารประกอบประเภทโพรตีนมีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบหลักเช่นเดียวกัน

4.3 การเตรียมวัสดุประกอบร่วมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโพรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีแอลปาไทด์


ในการเตรียมวัสดุประกอบร่วมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโพรตีนไฟโบรอินโดยแช่ในสารละลายไฮดรอกซีแอลปาไทด์ที่ความเข้มข้น 0.5 , 1.0 และ 3.0% w/v ซึ่งจากการทดลองไม่สามารถเตรียมสารละลายไฮดรอกซีแอลปาไทด์ที่ความเข้มข้น 3.0 % ได้เนื่องจากไม่สามารถเตรียมให้อยู่ในรูปสารละลายได้ จึงทำการทดลองเพียง 2 ความเข้มข้นคือ 0.5 และ 1.0% w/v และแช่เป็นระยะเวลา 4,8,12 และ 16 วัน น้ำหนักของชิ้นงานที่เพิ่มขึ้นแสดง ได้ดังรูปที่ 4.5 และ 4.6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.5 กราฟแสดงน้ำหนักของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย

ไฮดรอกซีเอปาทาไต์ที่ความเข้มข้น 0.5% w/v



รูปที่ 4.6 กราฟแสดงน้ำหนักของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย


ไฮดรอกซีเอปาทาไต์ที่ความเข้มข้น 1.0% w/v

* ตัวอย่างการคำนวณแสดงในภาคผนวก ก

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าหลังการแช่ในสารละลายไฮดรอกซีเอปาทาไต์ พบว่าน้ำหนักของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเกาะติดของสารประกอบเกิดขึ้นบนเนื้อเยื่อโครงสร้างและเมื่อแช่ที่ความเข้มข้นมากขึ้นและเวลานานขึ้นพบว่าน้ำหนักก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งแสดงได้ว่าการเกาะติดของสารประกอบมากขึ้น


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อนำวัสดุประกอบที่แช่ในสารละลายไฮดรอกซีเอปาทาइटเป็นเวลา 4, 8, 12 และ 16 วันมาตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM แสดงได้ดังรูปที่ 4.7 และ 4.8 พบว่าที่พื้นผิวด้านหน้าของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินมีการเปลี่ยนแปลงดังรูป



รูปที่ 4.7 ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคที่พื้นผิวของวัสดุประกอบร่วมระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีเอปาทาइटความเข้มข้น 0.5% w/v ที่กำลังขยาย 50 เท่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.8 ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคที่พื้นผิวของวัสดุประกอบร่วมระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินกับไฮดรอกซีเอปาทิตความเข้มข้น 1.0% w/v ที่กำลังขยาย 50 เท่า

จากรูปพบว่าลักษณะ โครงสร้างทางจุลภาคที่พื้นผิวของวัสดุประกอบหลังการแช่สารละลาย HAp มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับวัสดุประกอบก่อนการแช่สารละลาย HAp โดยจะสังเกตเห็นว่ามีการพอกของสารประกอบเกิดขึ้นที่ผิวเนื้อเยื่อ โครงสร้าง และที่ความเข้มข้นของไฮดรอกซีเอปาทิต 1.0% w/v พบว่าการเปลี่ยนแปลงที่พื้นผิวมากกว่าที่ความเข้มข้น 0.5% w/v เมื่อเวลาในการแช่เท่ากัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


หลังจากนั้นนำวัสดุประกอบที่สังเคราะห์ได้ 16 วันทั้ง 2 ความเข้มข้นมาตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR และเปรียบเทียบกับผงไหมไฟโบรอินและเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินก่อนแช่สารละลายไฮดรอกซีเอปาทาइटพบว่าพิกมีการเปลี่ยนแปลง ดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 อินฟราเรดสเปกตรัมโดย a. ผงไหมไฟโบรอิน b. เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินก่อนแช่สารละลาย HAp c. เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 0.5% w/v เป็นเวลา 16 วัน และ d. เนื้อเยื่อโครงสร้างหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 1.0% w/v เป็นเวลา 16 วัน

พบว่ามีการเพิ่มขึ้นที่ ν 3282 cm^{-1} (O-H Stretching) และ 1402 cm^{-1} จากตำแหน่งที่เกิดพีดนั้นระบุได้ว่าสารประกอบที่มาเกาะเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินน่าจะเป็นสารประเภทแคลเซียมไฮดรอกซีเอปาทาइटดังรูปที่ 4.10


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.10 อินฟราเรดสเปกตรัมโดย a. เนื้อเยื่อโครงสร้างก่อนแช่สารละลาย HAp b. เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 1.0% w/v เป็นเวลา 16 วัน c. ผงไฮดรอกซีแอปาทิต์ d. ผงแคลเซียมไฮดรอกไซด์

จากรูปพบว่าพีคที่บ่งบอกถึงหมู่ฟอสเฟตนั้น ไม่ชัดเจนอาจเนื่องจากรูพรุนของเนื้อเยื่อโครงสร้างนั้นเล็กเกินไปและฟอสเฟตแอนไอออนนั้นมีขนาดใหญ่ทำให้ฟอสเฟตแอนไอออนไม่เข้าไปอยู่ในรูพรุนและแรงกระทำระหว่างแคลเซียมและฟอสเฟตไม่มากพอ ดังนั้นฟอสเฟตแอนไอออนอาจหลุดออกไปตอนล้างด้วยน้ำกลั่น

เมื่อนำวัสดุประกอบที่สังเคราะห์ที่ได้มาตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA พบว่ามีการสลายตัวของสารเพิ่มขึ้นเป็นสองขั้นตอนเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินก่อนแช่สารละลาย HAp โดยมีอุณหภูมิการสลายตัวที่ 691.19°C ของความเข้มข้น 0.5% w/v และอุณหภูมิการสลายตัวที่ 667.59°C ของความเข้มข้น 1.0% w/v ดังรูปที่ 4.11 และ 4.12 ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิการสลายตัวของหมู่ไฮดรอกซิล (dehydroxylation) ซึ่งเป็นลักษณะการสลายตัวของสารประกอบไฮดรอกซีแอปาทิต์ [รูปในภาคผนวก ง-1]




รูปที่ 4.11 TGA เทอร์โมแกรมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลายไฮดรอกซีเอปาทิตต์ความเข้มข้น 0.5 % w/v เป็นเวลา 16 วัน



รูปที่ 4.12 TGA เทอร์โมแกรมของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลายไฮดรอกซีเอปาทิตต์ความเข้มข้น 1.0 % w/v เป็นเวลา 16 วัน


เมื่อนำวัสดุประกอบเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินก่อนและหลังแช่สารละลายไฮดรอกซีเอปาทิตต์ความเข้มข้น 1% w/v เป็นเวลา 16 วันมาทดสอบสมบัติเชิงกลโดยวัดความสามารถในการรับแรงกดอัดได้ผลการทดลองแสดงได้ดังรูป 4.13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.13 กราฟแสดงความสามารถในการรับแรงกดของเนื้อเยื่อโครงสร้างโพรตีนไฟโบรอิน โดย a. ก่อนแช่สารละลาย HAp b. หลังแช่สารละลาย HAp ที่ความเข้มข้น 1.0 % w/v เป็นเวลา 16 วัน

จากกราฟพบว่าวัสดุประกอบหลังการแช่มีความชันของเส้นกราฟมากกว่าซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากสารประกอบที่นำมาเกาะเนื้อเยื่อโครงสร้างคือ ไฮดรอกซีอะปาทิต ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของกระดูก ดังนั้นจึงทำให้เนื้อเยื่อโครงสร้างมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น และเมื่อนำมาทดสอบสมบัติทางกายภาพโดยวัดความสามารถในการดูดน้ำ แสดงได้ดังรูปที่ 4.14




รูปที่ 4.14 กราฟแสดงความสามารถในการดูดน้ำของวัสดุประกอบก่อนและหลังแช่สารละลาย HAp ที่ความเข้มข้น 1.0%w/v เป็นเวลา 16 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


จากกราฟพบว่าวัสดุประกอบหลังแช่สารละลาย HAp มีเปอร์เซ็นต์การดูดน้ำลดลงแสดงว่ามีการเกาะของสารประกอบเกิดขึ้นบนเนื้อเยื่อ โครงสร้างแต่ลดลงไม่มากอาจเนื่องมาจากสารประกอบ ที่มาเกาะมีในปริมาณน้อย

เมื่อนำวัสดุประกอบที่สังเคราะห์ได้จากการทดลองมาตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบว่าลักษณะพีคได้ไม่ชัดเจนอาจเนื่องมาจากมีสารประกอบไฮดรอกซีอะปาทาइटที่มาเกาะนั้นมีปริมาณน้อยมากจึงไม่สามารถตรวจวัดได้ ดังรูป 4.15-4.17




รูปที่ 4.15 แพทเทิร์นการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเนื้อเยื่อ โครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินก่อนแช่สารละลายไฮดรอกซีอะปาทาइट

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.16 แพทเทิร์นการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเนื้อเยื่อโครงสร้างโพรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลายไฮดรอกซีเอปาทิตต์ความเข้มข้น 0.5 % w/v เป็นเวลา 16 วัน



รูปที่ 4.17 แพทเทิร์นการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเนื้อเยื่อโครงสร้างโพรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลายไฮดรอกซีเอปาทิตต์ความเข้มข้น 1.0 % w/v เป็นเวลา 16 วัน

ถ้าเป็นสารประกอบไฮดรอกซีเอปาทิตต์ควรมีลักษณะแพทเทิร์นการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
[รูปในภาคผนวก ฉ-1]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 การสังเคราะห์เนื้อเยื่อโครงสร้างจากโปรตีนไหมไฟโบรอิน

เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินที่สังเคราะห์ด้วยวิธี salt-leaching โดยใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์เป็นสารทำให้เกิดรูพรุน พบว่า ปริมาณเกลือที่ใช้มากเกินไปและไม่มีการคัดขนาด จึงทำให้เนื้อเยื่อโครงสร้างที่สังเคราะห์ได้มีรูพรุนน้อย เป็นรูปปิดและขนาดรูไม่สม่ำเสมอ

5.2 การเตรียมสารละลายไฮดรอกซีเอปาทาइट

ไม่สามารถเตรียมสารละลายไฮดรอกซีเอปาทาइटที่ความเข้มข้น 3.0 % w/v ได้เนื่องจากไม่สามารถเตรียมให้อยู่ในรูปสารละลายได้

5.3 การสังเคราะห์วัสดุประกอบระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไหมไฟโบรอินกับไฮดรอกซีเอปาทาइट

วัสดุประกอบที่สังเคราะห์ได้เป็นของแข็งสีขาวอมเหลือง เมื่อตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค SEM พบว่า มีสารประกอบมาเคลือบบริเวณพื้นผิวหน้าของเนื้อเยื่อโครงสร้างมากกว่าภายในรูพรุนและพบว่าวัสดุประกอบที่แช่ในสารละลายไฮดรอกซีเอปาทาइटความเข้มข้น 1.0 % w/v เป็นเวลา 16 วัน มีการเกาะติดของสารประกอบบนเนื้อเยื่อมากที่สุด เมื่อตรวจสอบด้วยเทคนิค FTIR และ TGA พบว่าสเปกตรัมและช่วงอุณหภูมิการสลายตัวคล้ายกับสารประกอบไฮดรอกซีเอปาทาइट แต่เมื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ไม่ปรากฏพีคของ HAp อาจเนื่องจากสารประกอบที่มาเคลือบนั้นมีปริมาณน้อยมาก และวัสดุประกอบที่สังเคราะห์ได้มีความแข็งแรงกดอัดสูงและความสามารถในการดูดน้ำต่ำ

5.4 ข้อเสนอแนะ

1. ศึกษาการเตรียมเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไหมไฟโบรอินโดยใช้ปริมาณเกลือและผงไหมที่เหมาะสมและมีการคัดขนาดของเกลือเพื่อให้เกิดรูพรุนเป็นรูเปิดต่อเนื่องและมีขนาดสม่ำเสมอ
2. ศึกษาการเตรียมสารละลายไฮดรอกซีเอปาทาइटให้มีสถานะและความเข้มข้นที่เหมาะสม
3. เพิ่มระยะเวลาในการแช่เนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไหมไฟโบรอินในสารละลายไฮดรอกซีเอปาทาइटเพื่อให้เกิดการเกาะติดมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ควรหาสถานะที่เหมาะสมในการเตรียมวัสดุประกอบรวมเพื่อให้เกิดการเกาะติดของไฮดรอกซีแอปาทาइटมากขึ้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

- [1] วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา วิทยาศาสตร์เส้นใย พิมพ์ครั้งที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 2543.
- [2] อภิชาติ สนธิสมบัติ กระบวนการเคมีสิ่งทอ พิมพ์ครั้งที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ 2543.
- [3] มณฑา จันทร์เกตุเถียด วิทยาศาสตร์สิ่งทอเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 1 สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ 2541.
- [4] ภาณุพงศ์ ภูทะวัง. 2547. การศึกษาผลของเชรีซินชนิดต่างๆที่มีต่อสมบัติของฟิล์มไฮโดรเจลพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- [5] จรรยา ปั่นแห่งเพชร, วิทยวัฒน์ กุญชร ณ อรุณยา, ประเวศ แสงเพชร, สมชาย กันหลง, วิโรจน์ แก้วเรือง, โกวิท พงษ์แสวง และ ทิพรณี แสนะวงศ์. 2546. การคุ้มครองไหมไทย หน้า 21-36. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- [6] www.herbalchem.net/carotenoids_Intermediate.htm
- [7] Tabunoki H., Higurashi S., Ninagi O. 2004. A carotenoid-binding protein (CBP) plays a crucial role in cocoon pigmentation of silkworm (*Bombyx mori*) larvae. *FEBS Letters*.567:175-178
- [8] นวลจันทร์ โชคทวีทรัพย์, นิภาพรณ โสถียนนท์ และศิริเนตร ประดับวงศ์. 2545. การเตรียมฟิล์มไฮโดรเจลจาก PVA/Sericin โดยวิธีการฉายรังสี และการปรับสภาพทางความร้อน โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- [9] ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรุงเทพฯ 2542.
- [10] www.schoolscience.co.uk/content/5/chemistry/proteins/Protch3pg3.html
- [11] อัจฉราพร ไสละสูต ความรู้เรื่องผ้า พิมพ์ครั้งที่ 10 สร้างสรรค์-วิชาการ กรุงเทพฯ 2539
- [12] โสภณ เรืองสำราญ ออม เพชรสม ศุภสร พัฒนอักษรและสุรัชย์ พกภกกุล อินทรีย์เคมี II พิมพ์ครั้งที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 2545.
- [13] ลลิตา บุญโถม สมบัติทางกายภาพและการย้อมติดสีของเส้นใยไหมที่ทำการต่อกิ่งกับไวนิลมอนอเมอร์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546.
- [14] ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์ เคมีพอลิเมอร์พื้นฐาน พิมพ์ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โอเดียนสโตร์ กรุงเทพฯ 2527.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- [15] มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์, กัญญา ตันติวิททิกุล. พ.ศ. 2548. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โปรตีนเซรีซินจากไหมไทย
- [16] มินะกาเว โมโตอิ. 2530. วิทยาการไหม เล่ม 1 แปลและเรียบเรียงโดย เออิจิชิ คาวาอิ และ เข็ม ชัย เหมะจันทร. คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- [17] G.H. Altman., F. Diaz., C. Jakuba., T. Calabro., R.L. Horan., J. Chen., H. Lu., J. Richmond. And D.L. Kaplan 2003. Silk-based biomaterials. **Biomaterial**. 24 : 401-416
- [18] T. Arai., H. Ishikawa., G. Freddi., S. Winkler and M. Tsukada 2001. Chemical Modification of *Bombyx Mori* Silk Using Isocyanates. *Journal of Applied Polymer Science*. 79: 1756 – 1763.
- [19] http://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_engineering
- [20] www.moac.go.th
- [21] Antonio J.S., Olga P.C. and Rui L.R. 2004. Bone Tissue Engineering state of the art and future trends. **Macromolecular Bioscience**. 4:743-765
- [22] www.materialstoday.com/pdfs_7_5/ma.pdf
- [23] Gregory M. and Michael J. 2001. Hydrogels that undergo volumetric expansion in response to changes in their environment and their methods of manufacture and use. **Pharm/Biotech Resources**. 804935.
- [24] <http://msds.pcd.go.th>
- [25] นางสาว มธุรส สิ้นธุระหัต, นางสาว วิมล จารุอรุณันท์, 2545 การสังเคราะห์วัสดุประกอบร่วมไฮดรอกซีอะปาทิตกับพอลิเอทิลีนเทเรพทาเรต โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- [26] Esmail Jabbari. 2005. Aqueous Based Hydrogel/Apatite Nanocomposite Scaffolds for Guided Bone Regeneration. Department of Chemical Eng. South Carolina University
- [27] Yoshiyuki Yokogawa and Fukue Nagata. Hydrothermal Synthesis of Hydroxyapatite-Polymer Composite Materials: 373-376
- [28] Yasushi Tamada .2005. New Process to Form a Silk Fibroin Porous 3-D Structure. **Biomacromolecules**. 6:3100-3106
- [29] Guang Chen, Ping Zhou, Na Mei, Xin Chen, ZhengZhong Shao, Luanfeng Pan and Chungun Wu 2004. Silk fibroin modified porous poly(ϵ -caprolactone) scaffold for human fibroblast culture in vitro. *Journal of materials science. Material in medical*: 671-677

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- [30]Kong X.D. , Cui F.Z. , Wang X.M. ,Zhang M. and Zhang W. 2004.Silk fibroin regulated mineralization of hydroxyapatite nanocrystals.*Journal of crystal growth*:197-202
- [31]Li Wang , Nemoto Rei and Senna Mamoru 2004.Change in microstructure and physico-chemical properties of hydroxyapatite-silk fibroin nanocomposite with varying silk fibroin content.*Journal of the European Ceramic Society* :2707-2715
- [32]Tsutomu Furuzono , Tetsushi Taguchi , Akio Kishida ,Mitsuru Akashi and Yasushi Tamada 2000.Preparation and characterization of apatite deposited on silk fabric using an alternate soaking process.*J Biomed Mater Res* :344-352
- [33]MC chang ,CC Ko , WH Douglas 2005.Preparation of hydroxyapatite-gelatin nanocomposite.*Chemistry Letters* vol.34 No.8 p.1110
- [34]Rikako Kino , Toshiyuki Ikoma , Akira Monkawa ,Shunji Yunoki , Masanobu Munekata , Junzo Tanaka and Tetsuo Asakura 2006.Deposition of bone-like apatite on modified silk fibroin films from simulated body fluid.*J Apply polym Sci.*
- [35]U.Vigayalakshmi and S.Rajeswari 2006. Preparation and Characterization of Microcrystalline Hydroxyapatite Using Sol Gel Method.*Trend Biomater.Artif.Organs* , Vol 19(2) : 57-62



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การคำนวณเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่
สารละลายไฮดรอกซีแอปาทิต

จะได้ว่า เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น = $\frac{W_2 - W_1}{W_1} \times 100$

หมายเหตุ W_1 = น้ำหนักเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินก่อนแช่สารละลาย HAp

W_2 = น้ำหนักเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย HAp

ตัวอย่างการคำนวณ

สำหรับการแช่ในสารละลายไฮดรอกซีแอปาทิตความเข้มข้น 0.5% w/v เป็นเวลา 4 วัน

โดย

$W_1 = 0.0812$ กรัม

$W_2 = 0.0813$ กรัม

จะได้

เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น = $\frac{0.0813 - 0.0812}{0.0812} \times 100$
= 0.1232 %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-1 แสดงการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลายไฮดรอกซีเอปาทิตที่ความเข้มข้น 0.5 % w/v

จำนวนวัน	น้ำหนักก่อนแช่	น้ำหนักหลังแช่	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (%)
4	0.0812	0.0813	0.1232
8	0.0825	0.0827	0.2424
12	0.0832	0.0840	0.9615
16	0.0772	0.0782	1.2953

ตารางที่ ก-2 แสดงการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลายไฮดรอกซีเอปาทิตที่ความเข้มข้น 1.0 % w/v

จำนวนวัน	น้ำหนักก่อนแช่	น้ำหนักหลังแช่	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (%)
4	0.0718	0.0735	2.3677
8	0.0802	0.0834	3.9900
12	0.0932	0.0999	7.1888
16	0.0886	0.0991	11.8510

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-3 แสดงเปอร์เซ็นต์การคูดน้ำของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน


เวลา (ชั่วโมง)	ก่อนแช่สารละลายไฮดรอกซีเอปาไทด์			หลังแช่สารละลายไฮดรอกซีเอปาไทด์ที่ ความเข้มข้น 1% w/v		
	นน.แห้ง	นน.เปียก	%การคูดน้ำ	นน.แห้ง	นน.เปียก	%การคูดน้ำ
1	0.0870	0.6064	597.0115	0.0974	0.5824	497.9466
2	0.0870	0.7752	791.0345	0.0974	0.8016	722.9980
3	0.0870	0.8013	821.0345	0.0974	0.8737	797.0226
4	0.0870	0.8099	830.9195	0.0974	0.8834	806.9815
5	0.0870	0.8291	852.9885	0.0974	0.8843	807.9055
6	0.0870	0.8465	872.9885	0.0974	0.9399	864.9897
7	0.0870	0.8787	910.0000	0.0974	0.9555	881.0062
8	0.0870	0.8804	911.9540	0.0974	0.9769	902.9774




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ข-1 อินฟราเรดสเปกตรัมของเนื้อเยื่อโครงสร้าง โปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลายไฮดรอกซีแอปาไทต์ความเข้มข้น 0.5 % w/v เป็นเวลา 16 วัน




รูปที่ ข-2 อินฟราเรดสเปกตรัมของเนื้อเยื่อโครงสร้าง โปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลายไฮดรอกซีแอปาไทต์ความเข้มข้น 1.0 % w/v เป็นเวลา 16 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ข-3 อินฟราเรดสเปกตรัมของไฮดรอกซีเอปาทอด




รูปที่ ข-4 อินฟราเรดสเปกตรัมของคลอโรอะซีตไฮดรอกไซด์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค-1 ลักษณะ โครงสร้างทางจุลภาคที่พื้นผิวด้านข้างของวัสดุประกอบร่วมระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินก่อนแช่สารละลาย HAp ที่กำลังขยาย 150 เท่า



รูปที่ ค-2 ลักษณะ โครงสร้างทางจุลภาคที่พื้นผิวด้านข้างของวัสดุประกอบร่วมระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 0.5% w/v เป็นเวลา 16 วัน ที่กำลังขยาย 150 เท่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค-3 ลักษณะ โครงสร้างทางจุลภาคที่พื้นผิวด้านข้างของวัสดุประกอบรวม
ระหว่างเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลังแช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 1.0 % w/v
เป็นเวลา 16 วัน ที่กำลังขยาย 150 เท่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ง-1 TGA เทอร์โมแกรมของไฮดรอกซีแอปาไทต์




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ จ-1 กราฟแสดงการรับแรงกดของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินก่อน
แช่สารละลาย HAp




รูปที่ จ-2 กราฟแสดงการรับแรงกดของเนื้อเยื่อโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอินหลัง
แช่สารละลาย HAp ความเข้มข้น 1.0 % w/v เป็นเวลา 16 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ๑-1 แพทเทิร์นการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของไฮดรอกซีแอปาทิต [35]



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้