

# สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร

## ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF COTTON FABRIC DYED WITH HERBAL EXTRACTS



T142278

จिरาพร

ดวงตาต้า

ชนากานต์

แช่ลี

ชมพูนุท

บริสุทธิ

ร.พ.  
จ 5 ๗ ๗  
25๕7

เลขหมู่..... 142278  
เลขทะเบียน.....  
วัน,เดือน,ปี: 29 เม.ย. 2559

b. 12771144  
i.....

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2557

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF COTTON FABRIC DYED WITH  
HERBAL EXTRACTS



A SPECIAL PROJECT IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE  
IN INDUSTRIAL MICROBIOLOGY  
DEPARTMENT OF BIOLOGY  
FACULTY OF SCIENCE  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG  
ACADEMIC YEAR 2014

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร  
Antimicrobial activity of cotton fabric dyed with herbal  
extracts

ชื่อนักศึกษา นางสาวจิราพร ดวงตาดำ รหัสนักศึกษา 54051173  
นางสาวชนากานต์ แซ่ลี รหัสนักศึกษา 54051180  
นางสาวชมพูนุท บริสุทธิ์ รหัสนักศึกษา 54051183  
ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)  
ภาควิชา ชีววิทยา  
ปีการศึกษา 2557  
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ลินจง สุขล้าภู

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้  
โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา  
อุตสาหกรรม) ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
รศ. ดวงใจ โอชัยกุล ประธานกรรมการ	
ดร. ดวงกมล เรืองงาม กรรมการ	
ผศ. ลินจง สุขล้าภู กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ	ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร		
ชื่อนักศึกษา	นางสาวจิราพร	ดวงดาต้า	รหัสนักศึกษา 54051173
	นางสาวชนากานต์	แช่ลี	รหัสนักศึกษา 54051180
	นางสาวชมพูนุท	บริสุทธิ์	รหัสนักศึกษา 54051183
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)		
สาขาวิชา	ชีววิทยา		
ปีการศึกษา	2557		
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ. ลินจง สุขล่ำภู		

### บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นอับในผ้า โดยทำการสกัดสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ใบมะระขี้นก ใบขี้เหล็ก ใบหูกวาว และใบสะเดา จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียเชิงปริมาณ โดยทดสอบเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อ *S. aureus* TISTR 1466, *E. coli* ATCC 25922 และ *P. aeruginosa* ATCC 29853 ซึ่งผลการทดลองพบว่า สารสกัดทุกชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบ โดยเฉพาะสารสกัดจากใบหูกวาว โดยมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อ *S. aureus*, *E. coli* และ *P. aeruginosa* เท่ากับ 87.12, 90.39 และ 91.08 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ จากนั้นทำการคัดเลือกสารสกัดจากใบหูกวาวนำมาย้อมบนผ้าฝ้าย และนำผ้าฝ้ายที่ได้มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย ความคงทนของสี และความคงทนต่อการซักล้าง ซึ่งทำการศึกษาผลของผ้าที่ผ่านการย้อมด้วยสารมอร์แดนท์ โดยแช่ในสารละลายสารส้ม ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์ และย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาวติดสีย้อมได้ดีกว่า แต่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ ในขณะที่การทดสอบความคงทนต่อการซักล้างพบว่า ผ้าที่ย้อมด้วยสารสกัดยังคงมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียได้ดีหลังจากที่ผ่านการซักล้างจำนวน 5 ครั้ง

คำสำคัญ : มอร์แดนท์ ย้อมผ้าฝ้าย ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย สารสกัดจากสมุนไพร

<b>Title</b>	Antimicrobial activity of cotton fabric dyed with herbal extracts		
<b>Students</b>	Miss Jiraporn	Duangtadam	Student ID 54051173
	Miss Chanakarn	Saelee	Student ID 54051180
	Miss Chompunut	Borisut	Student ID 54051183
<b>Degree</b>	Bachelor of Science (Industrial Microbiology)		
<b>Major Program</b>	Biology		
<b>Academic Year</b>	2014		
<b>Advisor</b>	Assist. Prof. Linchong Suklampoo		

### Abstract

The objective of this study was to investigate the antibacterial activity that causes odor in the fabrics of herbal extracts. The herbal extracts were obtained from four types of leaves, Cassod tree (*Senna siamea* Lam.), Drumstick (*Moringa oleifera* Lam.), Bengal almond (*Terminalia catappa* Linn.) and Siamese neem tree (*Azadirachta indica* A.). The antibacterial assessments of the extracts are performed quantitatively by percentage reduction test against *S. aureus* TISTR 1466, *E. coli* ATCC 25922 and *P. aeruginosa* ATCC 29853. The results showed that all the extracts have highly effective in inhibiting tested bacteria and the most is Bengal almond extract. The percentage reduction for *S. aureus*, *E. coli* and *P. aeruginosa* was 87.12, 90.39 and 91.04, respectively. The extract from Bengal almond was chose for dyeing the cotton fabrics. The dyed fabrics were assessed for antibacterial, dyeing ability and wash durability test. By studying the effects of cotton fabrics soaked with mordant, which is alum mordant. It was found that the cotton fabrics soaked with alum mordant and dyed with Bengal almond extract stained better but lower effective on tested bacteria compared to the untreated alum fabrics. While, wash durability showed that the antibacterial activity was actively retained in fabrics treated with extract after repeated wash cycle up to 5 washes.

**Keywords:** Mordant, Dyeing, Antimicrobial activity, herbal extract

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและคำแนะนำจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ลินจง สุขลำภู ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีต่อ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความซาบซึ้งในความกรุณาที่ได้รับจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ประธานกรรมการสอบปริญญาานิพนธ์ รศ.ดวงใจ โอชัยกุล ท่านอาจารย์กรรมการสอบปริญญาานิพนธ์ ดร.ดวงกมล เรืองงาม ที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบข้อชี้แนะในการแก้ไขปริญญาานิพนธ์ให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยาที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์ และสารเคมีในการทำวิจัย

ขอขอบคุณสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อปฏิบัติงานวิจัย และอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

ขอขอบคุณ บิดา มารดา เพื่อน พี่ และน้องทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และเป็นมิตรที่ดีเสมอมา

คณะผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการพิเศษฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

จิราพร ดวงตาตำ  
ชนากานต์ แซ่ลี  
ชมพูนุท บริสุทธิ์

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ช
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย/ปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
<b>บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>4</b>
2.1 สีย้อมผ้า	4
2.1.1 ประวัติสีย้อมผ้า	4
2.1.2 ประเภทของสีย้อมผ้า	4
2.2 ฟิชสมุนไพโร	7
2.2.1 สมุนไพรที่นำมาศึกษา	7
2.3. มอร์แดนต์ (mordant)	13
2.3.1 ชนิดของมอร์แดนต์	14
2.4. เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นในเสื้อผ้า	19
2.4.1 <i>Staphylococcus aureus</i>	19
2.4.2 <i>Escherichia coli</i>	20
2.4.3 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	21
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	21
<b>บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย</b>	<b>24</b>
3.1 อุปกรณ์	24
3.1.1. วัสดุดิบ	24
3.1.2. เชื้อแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ	24
3.1.3. สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ	24
3.1.4. เครื่องมือและอุปกรณ์	24

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.2 วิธีการทดลอง	25
3.2.1. การเตรียมวัสดุดิบ	25
3.2.2. การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย	25
3.2.3. การเตรียมความเข้มข้นของสารสกัด	25
3.2.4. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากตัวอย่างใบพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ	25
3.2.5. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร	26
3.2.6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	28
<b>บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล</b>	<b>29</b>
4.1 เปอร์เซ็นต์ผลได้ (% yield) ของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร	29
4.2 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ	30
4.3 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง	34
4.3.1 คุณสมบัติในการติดสีของสารสกัดจากใบหูกวางบนผ้าฝ้าย	34
4.3.2 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสกัดจากใบหูกวางที่ระยะเวลาต่างๆ	35
4.4 ผลของการซักล้างต่อคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง	39
4.5 ความคงทนของสารสกัดจากใบหูกวางบนผ้าฝ้ายหลังการซัก	40
<b>บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ</b>	<b>42</b>
5.1 สรุปผลการทดลอง	42
5.2 ข้อเสนอแนะ	42
เอกสารอ้างอิง	43
ภาคผนวก	47
ภาคผนวก ก	48
ภาคผนวก ข	57

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 เปอร์เซ็นต์ผลได้และคุณลักษณะของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร	30
4.2 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ	30
4.3 ค่าสีของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการซักและหลังผ่านการซัก	41
ก-1 เปอร์เซ็นต์ผลได้ของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร	47
ก-2 จำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง	48
ก-3 จำนวนโคโลนี (CFU/ml) ของการทดสอบแบคทีเรียที่เรียกกับสารสกัดต่างๆ	49
ก-4 การทดสอบแบคทีเรียที่เรียกกับสารสกัดต่างๆ	50
ก-5 คุณสมบัติในการติดสีของสารสกัดจากใบหูกวางบนผ้าฝ้าย	51
ก-6 จำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย(CFU/ml)บนผ้าฝ้ายที่ย้อมสีด้วยสกัดจากใบหูกวางที่ระยะเวลา ต่างๆ	52
ก-7 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายที่ย้อมสีด้วยสกัดจากใบหูกวางที่ระยะเวลาต่างๆ	53
ก-8 จำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย (CFU/ml)บนผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการซักและผ่านการซักระยะเวลา 24 ชั่วโมง	54
ก-9 ผลของการซักล้างต่อคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง	54
ก-10 ความคงทนของสารสกัดจากใบหูกวางบนผ้าฝ้ายหลังการซัก	55
ข-1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของเปอร์เซ็นต์ผลได้ (% yield) ของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร	56
ข-2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของผลของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรีย	58
ข-3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของฤทธิ์ยับยั้ง <i>Pseudomonas aeruginosa</i> บนผ้าฝ้ายที่ย้อมสีด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ และไม่ผ่านการมอร์แดนท์ระยะเวลาต่างๆ	62
ข-4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของฤทธิ์ยับยั้ง <i>Staphylococcus aureus</i> บนผ้าฝ้ายที่ย้อมสีด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ผ่านการมอร์แดนท์ และไม่ผ่านการมอร์แดนท์ระยะเวลาต่างๆ	64
ข-5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของฤทธิ์ยับยั้ง <i>Escherichia coli</i> บนผ้าฝ้ายที่ย้อมสีด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ผ่านการมอร์แดนท์ และไม่ผ่านการมอร์แดนท์ระยะเวลาต่างๆ	66
ข-6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของผลของการซักต่อคุณสมบัติในการยับยั้ง <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง	68

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ข-7 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของผลของการซักต่อคุณสมบัติในการยับยั้ง <i>Staphylococcus aureus</i> ของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง	70
ข-8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของผลของการซักต่อคุณสมบัติในการยับยั้ง <i>Escherichia coli</i> ของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง	72
ข-9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของค่าสีของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการซักและหลังผ่านการซัก	74



## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ลักษณะของยางครั้งที่ถูกขับออกมาจากตัวครั้ง	5
2.2 ลักษณะของใบชี้เหล็ก	8
2.3 ลักษณะของใบมะรุม	9
2.4 ลักษณะของใบหูกวาง	11
2.5 ลักษณะของใบสะเดา	12
2.6 การเกิดโครงสร้างสองชั้นของสารอนินทรีย์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง	14
2.7 ลักษณะผงและผลึกสารส้ม	15
2.8 ผลึกคอปเปอร์ซัลเฟต	16
2.9 องค์ประกอบของสแตนเนียสคอลลอยด์ในสถานะต่างๆ	17
2.10 ผลึกสแตนเนียสคอลลอยด์	17
2.11 ผงโซเดียมคาร์บอเนต	18
2.12 ผลึกเกลือ	18
2.13 รูปร่างและการจัดเรียงตัวของ <i>Staphylococcus aureus</i>	19
2.14 รูปร่างของ <i>Escherichia coli</i>	20
2.15 รูปร่างของ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	21
4.1 สารสกัดหยาบที่ได้จากใบมะรุม ชี้เหล็ก สะเดา หูกวาง	29
4.2 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของ <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> และ <i>E. coli</i>	32
4.3 ผลของสารสกัดจากใบชี้เหล็กต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของ <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> และ <i>E. coli</i>	33
4.4 ผลของสารสกัดจากใบสะเดาต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของ <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> และ <i>E. coli</i>	33
4.5 ผลของสารสกัดจากใบหูกวางต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของ <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> และ <i>E. coli</i>	34
4.6 เปอร์เซ็นต์การดูดซับสารสกัดจากใบหูกวางของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ และผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์	34
4.7 ผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง	35
4.8 เปอร์เซ็นต์การลดลงของ <i>P. aeruginosa</i> ของผ้าฝ้ายย้อมสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์และผ่านการมอร์แดนท์ที่เวลาต่างๆ	36
4.9 เปอร์เซ็นต์การลดลงของ <i>S. aureus</i> ของผ้าฝ้ายย้อมสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์และผ่านการมอร์แดนท์ที่เวลาต่างๆ	37
4.10 เปอร์เซ็นต์การลดลงของ <i>E. coli</i> ของผ้าฝ้ายย้อมสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์และผ่านการมอร์แดนท์ที่เวลาต่างๆ	38

## สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.11 ผ้าฝ้ายย้อมสีของสารสกัดจากหูกวาง	39
4.12 เปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรียของผ้าฝ้ายย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง ที่ไม่ผ่านการซักและผ่านการซัก	40
4.13 ผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง	41



# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย/ปัญหา

เนื่องจากวัสดุสิ่งทอที่ทำมาจากธรรมชาติมีส่วนประกอบของวัตถุดิบประเภทเซลลูโลส ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าปอ ผ้าป่าน และอื่นๆ ทำให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และเกิดการสะสมของจุลินทรีย์ที่เกิดจาก *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* และ *Pseudomonas aeruginosa* (Yusuf และคณะ, 2012) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีอากาศ พบอยู่ทั่วไปใกล้ตัวเราที่สุด มักจะสะสมอยู่ในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเมื่อจุลินทรีย์รวมตัวกับความเปียกชื้นจากเหงื่อก็จะทำให้เกิดปัญหากลิ่นอับ ซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ กลิ่นอับชื้นเกิดจากเสื้อผ้าเมื่อผ่านการสวมใส่แล้วอ่อมจะเกิดคราบสกปรกต่างๆ ได้แก่ คราบโปรตีนและไขมัน ภายใต้สภาวะความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะจะเกิดขบวนการย่อยสลายโปรตีน และไขมันเหล่านั้น แล้วเกิดเป็นกลิ่นเหม็นอับ นอกจากนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังต่างๆ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาการป้องกันพื้นผิวของสิ่งทอให้มีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์ เพื่อป้องกันผู้ใช้จากเชื้อโรคต่างๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเดิมของสิ่งทอนั้น (Shahid และคณะ, 2012)

ในปัจจุบันเสื้อผ้าและวัสดุสิ่งทอที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและผู้ผลิตทั่วโลกอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการใช้สารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ในสิ่งทอ เนื่องจากมีความปลอดภัย สามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยธรรมชาติ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Ghaheh และคณะ, 2014) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญในการพัฒนาวิธีเพื่อนำไปสู่การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งทอโดยทั่วไปแล้วมีการใช้สารในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ สารออกซิไดซ์ ฮาโลเจน โลหะเชิงซ้อน และเกลือแอมโมเนียม ถึงแม้ว่าการใช้สารเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ และมีความติดทนบนวัสดุสิ่งทอ แต่สารสกัดเหล่านี้อาจมีผลกระทบข้างเคียงต่อเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สีที่ได้จากธรรมชาติเชื่อกันว่ามีความปลอดภัยเนื่องจากเป็นสีที่ไม่มีสารพิษ สารที่พบ เช่น สารประกอบฟีนอลิกและแทนนิน ไม่ก่อให้เกิดผิวหนังอักเสบหรือภูมิแพ้ และสามารถย่อยสลายได้ และสีที่ได้จากธรรมชาติสามารถนำไปใช้สำหรับสิ่งทอเครื่องสำอาง และสีผสมอาหาร (Yusuf และคณะ, 2012)

สีย้อมจากธรรมชาติคือสีที่สกัดได้จากพืชมีองค์ประกอบทางเคมีที่สลับซับซ้อนและแตกต่างกัน สีจากธรรมชาติบางชนิดมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ หรือบรรเทาอาการอักเสบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของสีย้อมธรรมชาติแต่ละชนิด โดยมีสีย้อมจากธรรมชาติหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการย้อมสีผ้า และพืชแต่ละชนิดที่นำมาย้อมมีการติดสีและคงทนต่อการซักไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของพืชและเส้นใยที่นำมาใช้ย้อม จึงมีการใช้สารประกอบที่มีคุณสมบัติในการทำให้เส้นใยดูดซับสี ให้สีเกาะเส้นใยได้ดีขึ้น มีความทนทานต่อการซัก ซึ่งเรียกว่า สารมอร์แดนต์ (mordant) สารเหล่านี้นอกจากจะเป็นตัวจับย้อมสี และเพิ่มการติดสีในเส้นใยแล้วยังช่วยเปลี่ยนเฉดสีให้เข้มจาง หรือสดใสสว่างขึ้น สารเหล่านี้ได้แก่ สารส้ม คอปเปอร์ ซัลเฟต สแทนเนียสคลอไรด์ โซเดียมคาร์บอเนต แทนนิน และโซเดียมคลอไรด์ (ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน, 2555)

ได้มีการศึกษาการใช้สารสีจากธรรมชาติในการย้อมผ้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ เช่น Yusuf และคณะ(2012) ทำการศึกษาสารสกัดจากใบของต้นเทียน (*Lawsonia inermis*) มาประยุกต์ใช้กับผ้าขนสัตว์ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของสีย้อมและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ *E. coli* MTCC 443, *S. aureus* MTCC 902 และ *C. albicans* ATCC 90028 และผลการทดลองพบว่าตัวอย่างสีย้อมด้วยขนสัตว์จากต้นเทียน มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบ เมื่อทำการทดสอบความคงทนต่อแสง การซักล้าง และการปั่นแห้ง คุณสมบัติความคงทนต่อแสงของตัวอย่างผ้าขนสัตว์ที่ย้อมสีพบว่ามีความคงทนที่ดี Lee และคณะ (2009) รายงานว่าสีย้อมผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย และผ้าไหม ด้วยสารสกัดสีธรรมชาติจากดอกโบตั๋น กานพลู ทับทิม หวงเหลียน และกลั่นทิ มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้ง *S. aureus* ในขณะที่ Shahid และคณะ (2012) ทำการศึกษาการย้อมสี การติดสี และคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์ของไหมพรมที่ทำจากขนสัตว์ที่ใช้สีย้อมจากสารสกัดจากเบญจกานี (*Quercus infectoria Oliv.*) ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดจากเบญจกานีมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *E. coli*, *S. aureus* และ *C. albicans*

จากข้อมูลดังกล่าวโครงการพิเศษนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสกัดสีธรรมชาติจากใบพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ได้แก่ ใบขี้เหล็ก ใบมะขาม ใบหูกวาง และใบสะเดา โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย จากนั้นทำการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับในผ้าของสารสกัดจากใบพืชดังกล่าวในผ้าฝ้าย รวมทั้งศึกษาผลของการซักล้างผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดต่อการยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับในผ้า

## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. ศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับในผ้า ได้แก่ *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* และ *Pseudomonas aeruginosa* ของสารสกัดจากใบขี้เหล็ก ใบมะขาม ใบหูกวาง และใบสะเดา
2. ศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับในผ้าของผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร
3. ศึกษาผลของการซักล้างผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดต่อการยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับในผ้า

## 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

ทำการสกัดสารสกัดหยาบจากใบมะขาม ใบขี้เหล็ก ใบสะเดา และใบหูกวาง โดยใช้เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ นำสารสกัดที่ได้มาย้อมผ้าฝ้าย โดยใช้สารส้มเป็นสารมอร์แดนท์ จากนั้นนำผ้าฝ้ายมาศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นอับในผ้า ได้แก่ *S. aureus* TISTR 1466, *E. coli* ATCC 25922 และ *P. aeruginosa* ATCC 29853 ด้วยวิธีการ Pour plate โดยเปรียบเทียบผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการมอร์แดนท์ กับผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์ รวมทั้งศึกษาผลของการซักล้างต่อคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร

#### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบข้อมูลชนิดของพืชสมุนไพรที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับบนผ้าได้
2. ทำให้ได้สีย้อมจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นพิษ ไม่มีสารก่อมะเร็ง และสามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยธรรมชาติ
3. สีย้อมจากธรรมชาติที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นได้ เช่น ถุงเท้า แผ่นรองพื้นรองเท้า เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นอับ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

# ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 สีย้อมผ้า

#### 2.1.1 ประวัติสีย้อมผ้า (ภูมิปัญญา, 2554)

การย้อมผ้าเป็นงานศิลป์ที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมมนุษย์มาอย่างยาวนาน ย้อนหลังไปหลายพันปี โดยประเทศจีนถือเป็นชนชาติแรกที่พบหลักฐานว่ามีกรย้อมผ้า ตั้งแต่ 3,000 ปี ก่อนคริสตกาล และนอกจากนี้ยังพบชนชาติอื่นๆ ที่มีกรย้อมผ้า เช่น ชาวยุโรปในยุคโลหะ (2,500 ถึง 800 ปีก่อนคริสตกาล) ชาวอินเดีย (2,500 ปีก่อนคริสตกาล) และชาวอียิปต์ (1,450 ปีก่อนคริสตกาล) ที่พบหลักฐานการย้อมผ้าด้วยสีสังหลายหลาย ในสมัยโบราณ มนุษย์ได้ตกแต่งผ้าจากพืชหลายชนิดที่สามารถให้สีได้ โดยนำส่วนต่างๆ ของพืชมาใช้ เช่น การใช้ใบไม้ ดอกไม้ เปลือกผล หรือกิ่งไม้ ยึดติดกับผ้าด้วยไขขาว หรือเลือด อีกวิธีหนึ่งคือการถั่วสดที่มีสีต่างๆ ลงบนผ้า ซึ่งมีข้อเสียคือไม่ทนต่อการซักล้าง และการสวมใส่ จนกระทั่งมนุษย์สามารถค้นพบวิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติโดยการนำผลไม้ไปตำให้ละเอียดแล้วนำมาต้มรวมกับผ้า ทำให้เส้นใยผ้าเปลี่ยนสี และทนต่อการซักล้างมากขึ้น สีย้อมธรรมชาติส่วนใหญ่จะได้มาจากพืช หรือสัตว์ เช่นสีแดง ได้มาจากครั่ง ซึ่งเป็นแมลงตัวเล็กๆ สีน้ำเงินได้จากคราม สีดำ ได้มาจากผลของมะเกลือ สีเหลืองได้มาจากขมิ้น เป็นต้น ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันนี้ วิธีการย้อมผ้ายังคงใช้วิธีที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยการนำผ้าที่จะย้อมไปชุบน้ำให้เปียกแล้วนำไปต้มในน้ำสีย้อม

#### 2.1.2 ประเภทของสีย้อมผ้า (วิชญ, 2553)

สีย้อมผ้าอาจเป็นสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ มีลักษณะเป็นผลึกหรือผงละเอียด สีย้อมบางชนิดละลายน้ำได้ บางชนิดไม่สามารถละลายน้ำแต่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ เมื่อนำสีย้อมไปใช้ในกระบวนการย้อมจะทำให้โมเลกุลของสีย้อมซึมผ่านเข้าไปในโมเลกุลของเส้นใย โดยจะทำให้ลายโครงสร้างผลึกของวัตถุนั้นชั่วคราว ซึ่งอาจเกิดพันธะไอออนิก (ionic bond) หรือพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) กับวัตถุที่ต้องการย้อมโดยตรง สีย้อมผ้าสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

2.1.2.1 สีย้อมธรรมชาติ (natural dyestuffs) เป็นสีย้อมที่มาจากแหล่งธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชและสัตว์ สีย้อมที่มาจากส่วนประกอบพืช เช่น ส่วนลำต้น ส่วนดอก ส่วนที่เป็นเปลือก ส่วนที่เป็นใบ เป็นต้น (อนันต์เสวก, 2543)

1) สีย้อมธรรมชาติจากแร่ธาตุ (Mineral Dyes) สีย้อมธรรมชาติประเภทนี้เป็นสีที่เกิดจากสารประกอบของโลหะ จำพวก เหล็ก โครเมียม ตะกั่ว แมงกานีส ทองแดง โคบอลต์ และนิกเกิล ซึ่งในอดีตเป็นกลุ่มสีที่มีความสำคัญมาก แต่ในปัจจุบันไม่ปรากฏแหล่งผลิตและการใช้สีกลุ่มดังกล่าวสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันยังมีการใช้สีธรรมชาติจากแร่ธาตุในการย้อมสีสิ่งทอ คือ สีจากโคลนและดินแดง ซึ่งเป็นวัสดุที่มีสารประกอบพวกอลูมิเนียมซิลิเกต และสารประกอบโลหะอยู่

2) สีย้อมธรรมชาติจากสัตว์ (Animal Dyes) สีย้อมธรรมชาติจากสัตว์ คือ สารสีที่ได้จากสารที่ขับออกจากตัวสัตว์หรือตัวสัตว์เอง สำหรับประเทศไทยมีการใช้สีจากแมลง คือ ครั่ง โดยตัวครั้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้แล้วขับสารสีแดงที่เรียกว่า ยางครั่ง ออกมาหุ้มรอบตัวเป็นรัง (รูปที่ 2.1)

สารสีแดงที่ถูกขับออกมาจากตัวครั่งดังกล่าวมานี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในการย้อมสิ่งทอ ผสมในอาหาร และใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท สำหรับเส้นใยที่ย้อมด้วยครั่ง คือ ไหม ขนสัตว์ และฝ้าย เชื่อกันว่าคุณภาพของสีที่ได้จากการย้อมด้วยครั่งจะขึ้นกับชนิดของต้นไม้ที่ใช้เลี้ยงครั่ง



รูปที่ 2.1 ลักษณะของยางครั่งที่ถูกขับออกมาจากตัวครั่ง  
ที่มา : [http://www.biogang.net/biodiversity\\_view.php](http://www.biogang.net/biodiversity_view.php)

3) สีย้อมธรรมชาติจากพืช (Vegetable Dyes) สีย้อมที่ได้จากพืชจัดเป็นกลุ่มสารสีหลักของสีย้อมธรรมชาติ โดยเป็นสีย้อมที่ได้จากทุกส่วนของพืชทั้ง ราก เปลือก ลำต้น เนื้อไม้ ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งสีย้อมกลุ่มนี้มีความหลากหลาย สามารถแบ่งโดยใช้กรรมวิธีการย้อมได้ 2 กลุ่มคือ

3.1) การย้อมเย็น หรือการย้อมแบบหมัก เป็นสีย้อมที่ได้จากพืช เช่น ผลมะเกลือ ห้อม และคราม เป็นการย้อมสีจากพืชที่มีกรรมวิธีการย้อมโดยไม่ใช้ความร้อน แต่อาศัยคุณสมบัติธรรมชาติของสารสี และปฏิกิริยาเคมีทางธรรมชาติช่วยให้สารสีติดกับเส้นใย โดยจะหมักเส้นใยไว้ในน้ำย้อมที่อุณหภูมิปกติ ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะมีรายละเอียดวิธีการย้อมที่แตกต่างกันตามชนิดของสารสีที่ได้จากพืช

3.2) การย้อมแบบร้อน สีย้อมธรรมชาติที่ใช้การย้อมแบบร้อน จะเป็นสีย้อมที่ได้จากพืชทั่วไปและครั่ง โดยจะนำวัตถุดิบย้อมสีมาสับให้ละเอียดแล้วต้มให้เดือดเพื่อสกัดสารสีออกจากพืช จากนั้นจึงทำการย้อมกับเส้นใย จะมีการใช้ความร้อนและสารช่วยย้อมช่วยให้สารสีติดกับเส้นใย วัตถุดิบธรรมชาติแต่ละชนิดที่นำมาสกัดทำสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ มีการติดสีและความคงทนต่อการซักหรือแสงไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของพืชและเส้นใยของผ้าที่นำมาใช้ย้อม จึงมีการใช้สารประกอบต่างๆ มาเป็นตัวช่วยในการทำให้เส้นใยผ้ามีการดูดซับสีแน่นขึ้น มีความทนทานต่อแสง และการขัดถูเพิ่มขึ้น ซึ่งเรียกว่า สารช่วยติดสีย้อม สารเหล่านี้นอกจากจะเป็นตัวจับย้อมสีและเพิ่มการติดสีในเส้นใยแล้วยังช่วยเปลี่ยนเฉดสีให้เข้มจาง หรือสดใส สว่างขึ้นได้ (ประไพ, 2555)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.2.2 สีย้อมสังเคราะห์ (synthetic dyestuffs) เป็นสีย้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางเคมี

1) สีดิสเพอร์ส (Disperse Dyes) เป็นสีที่ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุดิบประสงค์เพื่อใช้ย้อมเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตด (cellulose acetate) และนำมาย้อมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (polyester) ได้ด้วย เนื่องจากเส้นใยทั้งสองประเภทสามารถดูดน้ำได้น้อย สีดิสเพอร์สมีสมบัติทนแสงและการซักล้างค่อนข้างดี แต่สีซีดง่ายหากถูกควันทันหรือก๊าซบางชนิด

2) สีรีแอคทีฟ (Reactive Dyes) สีย้อมชนิดนี้เหมาะกับการย้อมเส้นใยเซลลูโลสมากที่สุด สีรีแอคทีฟมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ย้อมติดที่อุณหภูมิสูง 70-75 องศาเซลเซียส และกลุ่มที่ย้อมติดที่อุณหภูมิต่ำ สีรีแอคทีฟให้สีที่สดใส

3) สีเบสิก (Basic Dyes) ถ้าย้อมเส้นใยเซลลูโลส เส้นใยต้องย้อมด้วยสารประกอบที่สามารถก่อรูปเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำกับตัวสีได้ก่อน เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งสะพานเชื่อมโยงระหว่างตัวสีกับเส้นใย สารประกอบนี้เรียกว่า สารช่วยติด (mordant) สีในกลุ่มนี้มีสีสดใส แต่ไม่ทนแสง

4) สีแอซิด (Acid Dyes) คือ ตัวสีที่เกิดจากสารประกอบอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้ ส่วนใหญ่เป็นเกลือของกรดกำมะถัน ย้อมติดเส้นใยโปรตีนได้ในน้ำย้อมที่มีฤทธิ์กรดเจือจาง ใช้ย้อมเซลลูโลสที่ไม่ใช่เซลลูโลสบริสุทธิ์ได้ เช่น ปอ ป่าน และเส้นใยโพลีเอไมด์ (polyamide) เป็นต้น

5) สีมอร์แดนต์และพรีเมทัลไลซ์ (Mordant and Pre-metallized Dyes) โครงสร้างของเส้นใยจะสามารถรวมตัวกับไอออนของโลหะ ก่อรูปเป็นสารประกอบภายในทำให้สีมีความคงทนดีขึ้น ตัวสีเหล่านี้ยังคงเรียกว่า สีไดเรกต์ ส่วนที่เรียกว่า สีมอร์แดนต์ต้องเป็นกลุ่มสีซึ่งใช้ย้อมเฉพาะเส้นใยโปรตีน

6) สีไดเรกต์ (Direct Dyes) เป็นสีสังเคราะห์ชนิดแรกที่ติดเส้นใยฝ้ายได้โดยไม่ต้องใช้สารช่วยติด ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบเอโซ (AZO) มีน้ำหนักโมเลกุลสูง มีหมู่กรดซัลโฟนิค ซึ่งทำให้ตัวสีละลายน้ำได้ นิยมใช้ย้อมเส้นใยเซลลูโลสที่ไม่ต้องการความคงทนต่อกระบวนการใช้น้ำมากนัก

7) สีเอโซอิก (Azoic Dyes) สีในกลุ่มนี้ใช้ย้อมเส้นใยเซลลูโลสเท่านั้น เพราะสารประกอบฟีนอลเป็นอันตรายต่อเส้นใยโปรตีน

8) สีวัต (Vat Dyes) เป็นสีที่มีความคงทนดีที่สุดในบรรดาสีที่ใช้ย้อมเส้นใยเซลลูโลส โดยอาศัยสารรีดิวซ์ที่เหมาะสมจึงจะติดเส้นใยเซลลูโลสได้ สีวัตสามารถใช้ย้อมเส้นใยโปรตีน เส้นใยสังเคราะห์บางชนิดได้ด้วย

9) สีกำมะถัน (Sulphur or Sulphide Dyes) สีประเภทนี้ติดเส้นใยเซลลูโลสได้ดีเมื่อละลายในน้ำที่มีสภาพเป็นด่าง

10) สีออกซิไดซ์ (Oxidation Colorants) เป็นสีที่มีความคงทน แต่ไม่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม

11) สีโอเนียม (Onium Dyes) เป็นสีพิกเมนต์ที่ละลายน้ำได้ โดยเลือกพิกเมนต์ที่มีสมบัติคงทนต่อสารเคมีและแสงนำมาปรับปรุงให้มีกลุ่มเคมีที่ละลายน้ำได้ นิยมใช้พิมพ์ผ้ามากกว่าย้อม

12) สีมินเนอรัล (Mineral Colorants) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ไม่ละลายน้ำหลายชนิด นิยมใช้ย้อมเส้นใยเซลลูโลส

## 2.2 พืชสมุนไพร

สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ หลักเภสัชกรรมไทย เรียกว่า “เภสัชวัตถุ” พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น เร่ว กระวาน กานพลู จันทน์เทศ ผักชี ยี่ห่วย ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ โป๊ยกั๊กและอบเชย เป็นต้น เป็นพืชที่มีกลิ่นหอม และมีรสเผ็ดร้อนใช้เป็นยาสำหรับขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ หากนำพืช เหล่านี้มาปรุงอาหารจะ เรียกว่า “เครื่องเทศ” (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6, 2555)

สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะในทางสุขภาพ สมุนไพรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า โดยมนุษย์ใช้ทำยารักษาโรคมานับแต่โบราณ จึงถือได้ว่าเป็นความรู้ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และปฏิบัติเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน บทบาทของสมุนไพรใช้มีแต่ใช้ในการรักษาโรคเท่านั้น ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น นำมาบริโภคเป็นอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องดื่ม สีสผสมอาหาร และสีย้อมผ้า สมุนไพรที่สามารถนำมาใช้เป็นสีย้อมผ้าได้ ได้แก่ ผาง คราม ครั่ง ขมิ้นชัน กระเจี๊ยบ เมล็ดคำแสด แก่นผาง เปลือกสมอ เปลือกมังคุด เป็นต้น ซึ่งสมุนไพรที่ได้กล่าวมานอกจากจะสามารถให้สีแล้ว ยังสามารถมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ เช่น สีที่สกัดได้จากเปลือกมังคุดซึ่งจะพบสารแทนนินซึ่งเป็นสารที่พบในพืชที่มีรสฝาด มีฤทธิ์ในการบรรเทาท้องเสีย และป้องกันการทำลายของเชื้อรา หรือแบคทีเรียบางชนิด และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* และ *Escherichia coli* ซึ่งในสมุนไพรแต่ละชนิดก็จะมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสารเคมีในแต่ละชนิด

### 2.2.1 สมุนไพรที่นำมาศึกษา


การย้อมผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติ เป็นการลดการใช้สารเคมีที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคผิวหนัง ที่เกิดจากการสะสมของสารเคมีจากการย้อมผ้าด้วยสีเคมี จึงหันมาสนใจการย้อมผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติ ซึ่งไม่มีพิษต่อร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายไข้เจ็บ และผ้าที่ได้มีความโดดเด่นเฉพาะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

## 2.2.2.1 ชี้เหล็ก (พะยอม, 2521)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Senna siamea* (Lam.) Irwin & Barneby

ชื่อสามัญ : Cassod tree, Thai copper pod

วงศ์ : Leguminosae - ceasalpinioideae

ชื่ออื่น : ชี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง) ชี้เหล็กแก่น (ราชบุรี)  
ชี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ)

รูปที่ 2.2 ลักษณะของใบชี้เหล็ก

ที่มา : <http://www.variety4.com>

## 1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นชี้เหล็ก เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 8-15 เมตร เปลือกมีสีเทาถึงน้ำตาลดำ แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแคบ ส่วนลักษณะของผลชี้เหล็ก มีลักษณะเป็นฝักแบนกว้าง 1.4 เซนติเมตร ยาว 15-23 เซนติเมตร มีสีน้ำตาล มีเมล็ดหลายเมล็ด

ใบชี้เหล็ก เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับกัน สีเขียวเข้ม มีลักษณะรูปรี 5-12 คู่ กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ที่ปลายสุดเป็นใบเดี่ยว ปลายใบเว้าตื้น โคนใบมน ขอบและแผ่นใบเรียบ (รูปที่ 2.2)

ดอกชี้เหล็ก จะออกดอกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ดอกมีสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลมมี 3-4 กลีบ ปลายมน กลีบดอกมี 5 กลีบ ก้านดอกจะยาว 1-1.5 เซนติเมตร และมีเกสรตัวผู้หลายอัน (พรินน์.คอม, 2557)

## 2. สรรพคุณของชี้เหล็ก

- 1) รักษาโรคเส้นประสาท นอนไม่หลับ ทำให้หลับสบาย
- 2) รักษาหืด รักษาโรคโลหิตพิการ
- 3) รักษารังแค ขับพยาธิ 4) รักษาไข้ รักษาโรคเหน็บชา ทาแก้เส้นอัมพฤกษ์ให้หย่อน แก้ฟกช้ำ
- 5) เป็นยาระบาย รักษาโรคผิวหนัง แก้โรคกระษัย แก้นิว ขับปัสสาวะ
- 6) แก้พิษเสมหะ รักษาโรคหนองใน รักษาอาการตัวเหลือง บำรุงน้ำดี
- 7) รักษาโรคริดสีดวงทวาร โรคหืด
- 8) รักษาโรคเบาหวาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9) รักษาวัณโรค รักษาเมเร็งปอด ปอดอักเสบ มะเร็งลำไส้ มะเร็ง  
กระเพาะอาหาร

10) รักษาโรคบิด รักษาฝีมะม่วง

3. สารสำคัญที่พบ (พิมพ์เพ็ญ, 2556)

เปลือก แก่นและใบ มี anthraquinone glycoside เช่น rhein, aloe-emodin, Chrysophanol และ Senoside ดอกมีสารพวก chromone ชื่อ Barakol และสารขมชื่อ cassiamin

4. โทษของขี้เหล็ก

การรับประทานขี้เหล็กที่นำไปขี้เหล็กไปตากแห้งแล้วบรรจุเป็นเม็ด อาจทำให้เกิดการเสื่อมและการตายของเซลล์ตับ หรืออาจทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ ทำให้เกิดโรคตับได้ ซึ่งการรับประทานขี้เหล็กอย่างปลอดภัย ต้องเลือกตั้งแต่ยอดอ่อนถึงใบขนาดกลาง และนำไปต้มให้เดือดเทน้ำทิ้งสัก 2-3 น้ำ แล้วค่อยนำมาปรุงอาหารหรือนำไปทำเป็นยา ซึ่งวิธีการแบบพื้นบ้านนี้จะช่วยฆ่าฤทธิ์และทำลายสารที่เป็นอันตรายต่อตับได้ และยังช่วยลดความขมลงอีกด้วย (สรรพคุณสมุนไพร, 2557)


2.2.2.2 มะรุม (พะยอม, 2521)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Moringa oleifera* Lam.

ชื่อสามัญ : Horse radish tree, Drumstick

วงศ์ : Moringaceae

ชื่ออื่น : กานั่งเดิง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ผักเนื้อไก่ (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)  
ผักอีฮีม ผักอีฮุม มะค้อนก้อม (ภาคเหนือ)



รูปที่ 2.3 ลักษณะของใบมะรุม

ที่มา : [http://yourhealth-to.blogspot.com/2011/10/blog-post\\_06.html](http://yourhealth-to.blogspot.com/2011/10/blog-post_06.html)

### 1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไม้ยืนต้นสูง 3-6 เมตรหรือใหญ่กว่า เปลือกสีขาว ใบสลับแบบขนนก 2 หรือ 3 ชั้น ยาว 20-60 เซนติเมตร ใบชั้นหนึ่งมีใบย่อย 8-10 คู่ ใบเป็นแบบรูปไข่ รูปไข่หัวกลับและรูปคู้ขนาน ใต้ใบมีสีเขียวอ่อน ใบอ่อนมีขนสีเทาขนาดใบยาว 1-3 เซนติเมตร (รูปที่ 2.3) ช่อดอกเป็นแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวหรือขาวอมเหลืองแต้มสีแดง ปลายกลีบดอกกว้างกว่าโคน 4 กลีบ ตั้งตรง เกสรตัวผู้แยกจากกันสมบูรณ์ 5 อันไม่สมบูรณ์ 5 อันเรียงสลับกันมีขนสีขาว ที่โคนอับเกสรมีสีเหลือง เกสรตัวเมีย 1 อัน ผลยาวเป็นฝัก 3 เหลี่ยม เมล็ดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร (พรินน์.คอม, 2556)

### 2. สรรพคุณของมะรุ้ม

- 1) ประุงเป็นอาหารรับประทาน
- 2) มีรสร้อน รับประทานเป็นยาขับลมในลำไส้ ทำให้ผายหรือเรอ คุมธาตุอ่อนๆ
- 3) มีรสเผ็ด หวานขม แก้บวม บำรุงไฟธาตุ
- 4) แก้พิษ ฝี แก้ปวด แก้ชักเสบ

### 3. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

น้ำคั้นสดของใบมีสารประกอบคล้าย pterygospermin ของดอก สารสกัดอะซีโตน และสารสกัดเอทานอลจากเมล็ด สารสกัดน้ำจากเมล็ด น้ำคั้นจากเปลือกต้น และสาร athomin จากเปลือกราก มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด นอกจากนี้ยังมีการใช้สารสกัดน้ำมันจากเมล็ด ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับตา โดยพบว่าใช้ได้ดีกับ pyoderma ในหนูเมาส์ ที่มีสาเหตุมาจาก *Staphylococcus aureus*

### 4. โทษของมะรุ้ม

เนื่องจากมะรุ้มเป็นพืชในเขตร้อน สำหรับหญิงตั้งครรภ์หากรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจจะทำให้แท้งบุตรได้ รวมไปถึงผู้ป่วยโรคเลือดก็ไม่ควรรับประทานมะรุ้ม เพราะจะทำให้เม็ดเลือดแตกง่าย นอกจากนี้ผู้ที่เป็โรคเก๊าท์ก็ไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไป เพราะมะรุ้มมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงมาก (สรรพคุณสมุนไพร, 2555)


### 2.2.2.3 หูกวาง (พะยอม, 2521)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Terminalia catappa* Linn

ชื่อสามัญ : Bengal almond, Indian almond, Olive-bark tree, Sea almond, Singapore almond, Tropical Almond, Umbrella Tree

วงศ์ : Combretaceae

ชื่ออื่น : โคน (นราธิวาส) ตัดมือ หรือ ตัดมือ (ตรัง) ตาปัง (พิษณุโลก สตุล) หลุมปัง (สุราษฎร์ธานี)



รูปที่ 2.4 ลักษณะของใบหูกวาง

ที่มา : [http://treeofthai.com/biodiversity\\_115538\\_3.jpg](http://treeofthai.com/biodiversity_115538_3.jpg)

#### 1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหูกวาง

ต้นหูกวาง เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง ที่มีความสูงของต้นประมาณ 10-15 เมตร บางครั้งอาจสูงได้ถึง 30-35 เมตร มียอดหนาแน่น แตกกิ่งก้านแผ่ออกในแนวราบเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร ลำต้นเปลาตรง ต้นที่มีอายุมากและมีขนาดใหญ่จะเป็นพุ่มที่โคนต้น เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลปนเทาเกือบเรียบ แตกเป็นร่องแบบตื้นๆ ตามแนวนอนและแนวตั้งและลอกออกเป็นสะเก็ดเล็กๆ กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ส่วนเนื้อไม้เป็นสีแดง เป็นกสิบเล็กน้อย มีเสี้ยนไม้ละเอียดสามารถขัดชักเงาได้ดี ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำได้ดีอย่างดินร่วนพอคกรหรือปนทราย (พรินน์.คอม, 2557)

ใบหูกวาง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับกันเป็นกระจุกหนาแน่นบริเวณปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆ (ปลายใบกว้างกว่าโคนใบ) โคนใบมนเว้า และมีต่อมเล็กๆ หนึ่งคู่อยู่ที่โคนใบบริเวณท้องใบ ส่วนขอบใบเรียบเป็นคลื่นหยักเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 8-15 เซนติเมตร และยาวประมาณ 12-25 เซนติเมตร หลังใบและท้องใบมีขน เนื้อใบหนา ใบอ่อนเป็นสีเขียวอ่อน เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นเขียวเข้ม จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงเมื่อใกล้ร่วงหรือผลัดใบ มีก้านใบยาวประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร (รูปที่ 2.4)

ดอกหูกวาง ออกดอกเป็นช่อยาวแบบติดดอกสลับ โดยจะออกตามซอกใบ ลักษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตร มีดอกย่อยเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ดอกมีขนาดเล็กและไม่มีกลิ่นหอม ดอกเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่ในช่อเดียวกัน ดอกเพศผู้จะอยู่บริเวณปลายช่อ ส่วนดอกเพศเมียจะอยู่บริเวณโคนช่อ ไม่มีกลีบดอกมีแต่กลีบเลี้ยงดอก 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปลายแยกเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 5 แฉก มีขนด้านนอก ดอกเกสรเพศผู้มี 10 ชั้น ดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 0.4-0.6 เซนติเมตร

ผลหูกวาง ผลเป็นผลเดี่ยวในแต่ละผลมีเมล็ด 1 เมล็ด ลักษณะของผลเป็นรูปทรงรี ค่อนข้างแบนเล็กน้อย ผลแข็ง มีขนาดกว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-7 เซนติเมตร ผลด้านข้างเป็นแผ่นหรือเป็นสันบางๆ นูนออกรอบผล ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีเหลืองอมเขียว และมีกลิ่นหอม ผิวผลเรียบ ผลเมื่อแห้งจะเป็นสีดำคล้ำ เปลือกผลมีเส้นใย

## 2. สรรพคุณของหูกวาง

- 1) มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้
- 2) ช่วยขับน้ำนมของสตรี
- 3) เป็นยาแก้ท้องร่วง แก้บิด
- 4) มีสรรพคุณเป็นยาขับเหงื่อ
- 5) ช่วยแก้ต่อมทอนซิลอักเสบ
- 6) ใช้เป็นยารักษาโรคทางเดินอาหารและตับ
- 7) ช่วยรักษาโรคไขข้ออักเสบ
- 8) ช่วยทำให้ประจำเดือนของสตรีมาตามปกติ

## 3. ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์

ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ลดการอักเสบ แก้อาการปวด ลดอุณหภูมิภายในร่างกายหรือลดไข้ ทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว และทำให้กล้ามเนื้อตลุกบีบตัว


### 2.2.2.4 สะเดา (พะยอม, 2521)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Azadirachta indica* A. Juss. var. *siamensis* Valetton

ชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim, Margosa, Quinine

วงศ์ : Meliaceae

ชื่ออื่น : สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้)



รูปที่ 2.5 ลักษณะของใบสะเดา

ที่มา : <https://www.google.co.th/search?q>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสะเดา

ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็นมัน (รูปที่ 2.5) ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งขณะแตกใบอ่อน ดอกสีขาวนวล กลีบเลี้ยงมี 5 แฉก โคนติดกัน กลีบดอกโคนติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผลรูปทรงรี ขนาด 0.8 - 1 ซม. ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีเหลืองส้ม เมล็ดเดี่ยว รูปรี (พรินน์.คอม, 2557)

### 2. สรรพคุณของสะเดา


- |                |   |
|----------------|---|
| 1) ดอก ยอดอ่อน | แก้พิษโลหิต กำเดา แก่ริดสีดวงในลำคอ       |
| 2) ขนอ่อน      | ถ่ายพยาธิ แก่ริดสีดวง แก่ปัสสาวะพิการ     |
| 3) เปลือกต้น   | แก้ไข้ เจริญอาหาร แก้ท้องเดิน บิดมูกเลือด |
| 4) ก้านใบ      | แก้ไข้ ทำยารักษาไข้มาลาเรีย               |
| 5) ราก         | แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะ                    |
| 6) ใบและผล     | ใช้เป็นยาฆ่าแมลง บำรุงธาตุ                |

### 3. สารสำคัญที่พบ

ผล มีสารขมชื่อ bakayanin ช่อดอก มีสารพวกไกลโคไซด์ ชื่อ nimbasterin 0.005 เปอร์เซ็นต์ และน้ำมันหอมระเหยที่มีรสเผ็ด 0.5 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นพบ nimbecetin, nimbesterol กรดไขมัน และสารที่มีรสขม เมล็ด มีน้ำมันขมชื่อ margosic acid 45 เปอร์เซ็นต์ หรือบางที่เรียก Nim Oil และสารขมชื่อ nimbin nimbidin Nim Oil มี nimbidin เป็นส่วนมากและเป็นตัวออกฤทธิ์มีกำมะถันอยู่ด้วย (สรรพคุณสมุนไพร, 2557)

### 2.3. มอร์แดนต์ (mordant) (ศรัณยา, 2555)

มอร์แดนต์ หรือ สารที่ช่วยให้ติดสีย้อม เป็นสารเคมีหรือสารจากธรรมชาติ ที่ทำให้สีย้อมจากธรรมชาติตรึงอยู่บนเส้นใย และยึดเกาะเส้นใยได้แน่นขึ้น เพิ่มความทนทานต่อแสง ความทนทานต่อการขัดถูขึ้น และในบางครั้งมอร์แดนต์จะช่วยเปลี่ยนเฉดสี ให้เข้มขึ้น จางลง หรือสว่างขึ้นได้อีกด้วย โดยมอร์แดนต์จะรวมตัวกับโมเลกุลสี และรวมตัวกับโมเลกุลของเส้นใยทำให้เกิดการไม่ละลายน้ำของสี (รูปที่ 2.6) มอร์แดนต์เป็นที่นิยมอย่างมากในการใช้ย้อมสีผ้า และมักพบโดยมากในงานวิจัยเพื่อพัฒนาความคงทนของสีต่อการซักของสีธรรมชาติ โดยการเลือกใช้ของโลหะหรือกึ่งโลหะเป็นมอร์แดนต์ เช่น สารส้มหรือโพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟต โพแทสเซียมโดโครเมต โพแทสเซียมโบโครเมต คอปเปอร์ซัลเฟต เฟอร์รัสซัลเฟต และน้ำสนิมเหล็ก สแทนเนียมคลอไรด์ แบเรียมซัลเฟต โดยมอร์แดนต์ที่เป็นที่นิยมและหาได้ง่ายในประเทศไทยคือ สารส้ม (มอร์แดนต์อลูมิเนียม) จะช่วยจับยึดสีกับเส้นด้าย และช่วยให้สีติด สว่างขึ้น มักใช้กับการย้อมสีน้ำตาล-เหลือง-เขียว คอปเปอร์ซัลเฟต (มอร์แดนต์ทองแดง) ช่วยให้สีติดและเข้มขึ้น ใช้กับการย้อม สีเขียว-น้ำตาล และน้ำสนิมเหล็ก (มอร์แดนต์เหล็ก) เหล็กจะช่วยให้สีติดเส้นด้ายและช่วยเปลี่ยนเฉดสีธรรมชาติเดิมจากพืชเป็นสีโทน เทา-ดำ



รูปที่ 2.6 การเกิดโครงสร้างสองชั้นของสารอนินทรีย์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง  
ที่มา: <http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/KC4111038.pdf>

นอกจากมอร์แดนท์ที่เป็นเกลือของโลหะหรือกึ่งโลหะแล้ว ยังมีมอร์แดนท์ตามธรรมชาติที่หาได้ทั่วไปอีกด้วย เช่น น้ำปูนใส น้ำด่างหรือขี้เถ้า กรด หรือแม่แต่โคลน ก็สามารถนำมาใช้ทำมอร์แดนท์ได้

น้ำปูนใส ได้จากปูนขาวที่ใช้กินกับหมากหรือทำจากปูนจากการเผาเปลือกหอย โดยละลายปูนขาวในน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน จะได้น้ำปูนใสมาใช้เป็นสารช่วยย้อมต่อไป


น้ำด่าง หรือน้ำขี้เถ้า ได้จากขี้เถ้าพืช เช่น ส่วนต่างๆ ของกล้วย ต้นฝักขม เปลือกของผลไม้ กากมะพร้าว เป็นต้น

กรด ได้จากพืชที่มีรสเปรี้ยว เช่น น้ำมะนาว น้ำใบหรือฝักส้มป่อย น้ำมะขามเปียก โคลนเตรียมจากโคลนใต้สระ หรือบ่อที่มีน้ำขังตลอดปี ใช้ดินโคลนมาละลายในน้ำเปล่าสัดส่วนน้ำ 1 ส่วนต่อดินโคลน 1 ส่วน จะช่วยให้ได้โทนสีเข้มขึ้น หรือโทนสีเทา-ดำเช่นเดียวกับน้ำสนิม (ศรัณยา, 2555)

### 2.3.1 ชนิดของมอร์แดนท์

#### 2.3.1.1 สารส้ม

สารส้ม (Potassium alum) เป็นเกลือเชิงซ้อนของสารประกอบที่มีธาตุอะลูมิเนียมและซัลเฟต เป็นส่วนประกอบหลัก หรือ รู้จักกันในนามว่าสารส้ม (alum) หรือ ผลึกเกลือ (รูปที่ 2.7) สารส้มในประเทศไทยชาวบ้านเรียกว่า ดินส้ม แต่เนื่องจากสารส้มที่พบตามธรรมชาติมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงได้มีการคิดค้นวิธีการผลิตขึ้นมาเอง โดยนำเอาแร่ธาตุจากธรรมชาติที่มีปริมาณอะลูมินาสูงเป็นวัตถุดิบสารส้ม (alum) มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันมาก แต่ไม่ค่อยมีใครได้นึกถึง เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโดยตรง



รูปที่ 2.7 ลักษณะผงและผลึกสารส้ม  
ที่มา <http://www.wee-rinchem.co.th/>

สารส้มแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

1. เกลือซัลเฟตของอะลูมิเนียม หรือ อะลูมิเนียมซัลเฟต ( $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ) ลักษณะเป็น ก้อนผงสีขาว
2. เกลือเชิงซ้อนของโพแทสเซียม หรือ โพแทสเซียมอะลูมิเนียม ( $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ ) ลักษณะเป็นผลึกใสไม่มีสี
3. เกลือเชิงซ้อนของแอมโมเนียม หรือ แอมโมเนียมอะลูมิเนียม ( $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ ) ลักษณะเป็นผลึกใสไม่มีสี สารส้มนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังของมนุษย์ โดยการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ส่วนมากจะใช้ในอุตสาหกรรมการประปา รองลงมาคือ อุตสาหกรรมกระดาษ ย้อมผ้า ฟอกหนัง ผสมเป็นยาดับเพลิง สารดับกลิ่น ฟอกสี ย้อมผ้า และ ผสมทำผงฟูใช้ในการทำขนมปัง เป็นต้น การใช้เกี่ยวข้องกับผิวหนัง ใช้ดับกลิ่นตัวได้ทุกส่วนของร่างกายตามที่ต้องการ โดยเฉพาะที่ไต้วงแขน และ เท้า สามารถระงับ กลิ่นได้ 100 เปอร์เซ็นต์ นานถึง 24 ชั่วโมง และลดการเกิดกลิ่นได้ไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง ใช้ทาหลังโกนหนวดจะไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง ช่วยห้ามเลือดและสมานบาดแผลที่เกิดจากมีดโกนบาดหรือ บาดแผลเล็กน้อย ใช้ทาที่ส้นเท้าจะรักษาและป้องกันส้นเท้าแตก และยังสามารถทาแก้คันตามผิวหนังเมื่อถูกยุงกัดหรือคันจากสาเหตุอื่น ได้อีกด้วย

#### 2.3.1.2 คอปเปอร์ซัลเฟต

คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (Copper (II) sulphate) หรือ จุนสี เป็นสารประกอบที่สำคัญของทองแดง และมีองค์ประกอบ คือ ทองแดง กำมะถัน และออกซิเจน หรือเรียกว่า Blue Vitriol มีสูตรทางเคมี  $\text{CuSO}_4$  เป็นสารประกอบไอออนิก เมื่อนำไปเผาจะเกิดเปลวไฟสีเขียว โดยเกลื่อนี้จะอยู่ในรูปสารประกอบที่มีน้ำและไม่มีน้ำอยู่ในโมเลกุล ในสภาพที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบจะมีผลึกสีฟ้า (รูปที่ 2.8) และจะมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวหรือสีเทาในสภาพที่ปราศจากน้ำ มีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 770 องศาเซลเซียส และเป็นสารที่ไม่ไวไฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.8 ผลึกคอปเปอร์ซัลเฟต

ที่มา : <http://blueplanetchem.plazathai.com/show660147/>

ประโยชน์ของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต จากสมบัติที่ว่า เมื่อได้รับความชื้นจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า จึงนำไปใช้ในการตรวจความชื้นในอากาศ หรือดูความชื้น นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตร ใช้กำจัดเชื้อรา กำจัดหอยในนาข้าว เป็นส่วนหนึ่งของอาหารสัตว์ เป็นปุ๋ยเพื่อช่วยปรับปรุงดิน ใช้รักษาโรคในสัตว์บางชนิด ใช้ในอุตสาหกรรมย้อมผ้า เครื่องหนัง แบตเตอรี่ และน้ำยาเคลือบไม้ ใช้เป็นสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ (analytical reagent) เช่น ทดสอบน้ำตาลรีดิวซ์ (reducing sugars) ทดสอบโปรตีน เป็นต้น และที่สำคัญยังสามารถใช้เป็นสารช่วยติดสีในการย้อมผ้า โดยใช้กันมานานตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ โดยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต จะช่วยให้สีติดและเข้มข้น ใช้กับการย้อมสี และทำให้เกิดกระบวนการออฟเตอร์คอปเปอร์ริง (Aftercoppering Process) คือกระบวนการหลังการย้อมด้วยสารประกอบคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (ทองแดง) หรือสารประกอบคอปเปอร์อื่นๆ เพื่อให้สีย้อมมีความคงทนต่อการซักล้าง


### 2.3.1.3 สแทนเนียสคลอไรด์

สแทนเนียสคลอไรด์ หรือ ทิน (II) คลอไรด์ มีสูตรทางเคมีคือ  $\text{SnCl}_2$  มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว โดยองค์ประกอบของสแทนเนียสคลอไรด์ จะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว และจับตัวกัน เป็นมุมงอ (bent) เมื่ออยู่ในสถานะแก๊ส สำหรับสถานะของแข็ง ผลึกสแทนเนียสคลอไรด์ จะอยู่ในรูปโซ่ของคลอไรด์ (chloride bridge) และรูปของ ไดไฮเดรต (dihydrate) จะมีแขน 3 แขน ติดอยู่กับ Sn โดยหนึ่งแขนเป็นแขนของน้ำ และจะมีน้ำอีก 1 โมเลกุล ติดอยู่กับออกซิเจนของน้ำของโมเลกุลแรก (รูปที่ 2.9)



รูปที่ 2.9 องค์ประกอบของสแทนเนียสคลอไรด์ในสถานะต่างๆ  
ที่มา : en.wikipedia.org


สารละลายสแทนเนียสคลอไรด์จะมีกรดไฮโดรคลอริกเป็นองค์ประกอบอยู่เล็กน้อย จึงมักจะนำไปใช้ทำกระเบื้อง ทำมอร์แดนท์เพื่อใช้ย้อมสิ่งทอ เนื่องจากสามารถทำให้สีที่ย้อมสดขึ้น และใช้เพิ่มน้ำหนักให้ผ้าไหม



รูปที่ 2.10 ผลึกสแทนเนียสคลอไรด์  
ที่มา : www.pjgroupindia.com

#### 2.3.1.4 โซเดียมคาร์บอเนต

โซเดียมคาร์บอเนต หรือ โซดาแอช สูตรเคมี คือ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  เป็นสารประกอบเกลือของกรด คาร์บอนิก มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น สามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ดี ละลายได้ในน้ำ มีฤทธิ์เป็นด่างแก่เมื่อละลายน้ำ ละลายได้เล็กน้อยในแอลกอฮอล์ พบในขี้เถ้าของพืชหลายชนิด และสาหร่ายทะเล เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น แก้ว เซรามิก กระดาษ ผงซักฟอก สบู่ การแก้ไขน้ำกระด้าง




รูปที่ 2.11 ผงโซเดียมคาร์บอเนต

ที่มา : <http://thai.alibaba.com/>

โซเดียมคาร์บอเนต สามารถนำไปใช้เป็นสารลดแรงตึงผิว และช่วยให้เปียก ใช้ในการทำ ความสะอาดผ้า ซึ่งโซเดียมคาร์บอเนต มีคุณสมบัติที่จะทำให้น้ำ มีค่า pH ประมาณ 10.5 - 11.0 ซึ่งเหมาะสมกับการเกิดพันธะโควาเลนต์ของสีย้อมกับเส้นใย ทำให้สีหลุดยากขึ้นเมื่อทำ การซักล้าง

#### 2.3.1.5 โซเดียมคลอไรด์

โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) มีสูตรทางเคมีคือ NaCl มีชื่อที่เรียกทั่วไปดังนี้ เกลือแกง (รูปที่ 2.12) โซเดียมคลอไรด์เป็นเกลือที่มีบทบาทต่อความเค็มของมหาสมุทร และของเหลว ภายนอกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เป็นส่วนประกอบหลักในเกลือที่กินได้ มันถูกใช้อย่าง กว้างขวางในการเป็นเครื่องปรุงรส และใช้ในการถนอมอาหาร โซเดียมคลอไรด์ ในสภาวะของแข็ง จะ อยู่ในรูปทรงคิวบิกแบบสมมาตร ส่วนไอออนคลอไรด์ซึ่งมีขนาดใหญ่จะถูกจัดเรียงในรูปทรงคิวบิกแบบ โคลส-แพคกิ้ง ในขณะที่โซเดียมไอออนซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจะอยู่ในรูปทรงออกตะฮีดรัลโดยช่องว่าง ระหว่างพันธะของแต่ละไอออนจะมีไอออนตัวอื่น ล้อมรอบอยู่ 6 ตัวเสมอ



รูปที่ 2.12 ผลึกเกลือ

ที่มา : <http://www.ninekaow.com/>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ปัจจุบันเกลือสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การปรุงอาหาร ถนอมอาหาร ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ ฆ่าเชื้อโรค ใช้ในการผลิตกระดาษ และสามารถใช้เป็น หมึกพิมพ์ และใช้ในอุตสาหกรรมย้อมผ้าได้อีกด้วย

## 2.4. เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นในเสื้อผ้า (ดุขณิ, 2555)

การเสื่อมสภาพของเสื้อผ้า ซึ่งเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในเสื้อผ้าได้แก่ *S. aureus*, *E. coli* และ *P. aeruginosa* เป็นจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีอากาศ พบอยู่ทั่วไปใกล้ตัวเราที่สุด มักจะสะสมอยู่ในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังต่างๆ และเมื่อ จุลินทรีย์รวมตัวกับความเปียกชื้นจากเหงื่อก็จะทำให้เกิดปัญหากลิ่นอับ ซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ กลิ่น อับชื้นเกิดจากเสื้อผ้าเมื่อผ่านการสวมใส่แล้วย่อมจะเกิดคราบสกปรกต่างๆ ซึ่งก็คือ คราบโปรตีนและ ไขมัน ภายใต้สภาวะความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะจะเกิดขบวนการย่อยสลายโปรตีน และไขมัน เหล่านั้น แล้วเกิดเป็นกลิ่นเหม็นอับชื้น

### 2.4.1 *Staphylococcus aureus*

เชื้อ *S. aureus* เป็นแบคทีเรียที่มีลักษณะกลม เรียงตัวเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น หรือเป็นคู่ หรือเป็นสายสั้นๆ (รูปที่ 2.13) ไม่เคลื่อนที่ โคโลนิไม่มีสีเหลืองหรือสีทอง ไม่สร้างสปอร์ จัดอยู่ในกลุ่ม Facultative anaerobe คือ สามารถเจริญได้ดีในสภาพที่มีออกซิเจนมากกว่าในสภาพที่ไม่มี ออกซิเจน อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเติบโตคือ 35-40 องศาเซลเซียส ทนความร้อนที่ 60 องศา เซลเซียส นาน 30 นาที ช่วง pH หรือความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมในการเติบโตอยู่ที่ 7-7.5 ส่วนค่า Aw (ปริมาณน้ำอิสระในอาหารที่จุลินทรีย์นำไปใช้ในการเติบโต) ต่ำสุดสำหรับการเติบโตในสภาพมี ออกซิเจนประมาณ 0.86 สภาพไม่มีออกซิเจน 0.90 สามารถทนเกลือที่ 18 – 20 เปอร์เซ็นต์ และ ทนต่อการฉายรังสี (นิธิยา, 2552)



รูปที่ 2.13 รูปร่างและการจัดเรียงตัวของ *Staphylococcus aureus*  
ที่มา : <http://www.bacteriainphotos.com/>


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 2.4.1.1 แหล่งที่พบเชื้อ *Staphylococcus aureus*

เชื้อ *S. aureus* มักพบในคน เช่น บริเวณผิวหนัง โพรงจมูก เยื่อบุทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และสัตว์เลือดอุ่น รวมถึงในอากาศ ผุ่นละออง ขยะมูลฝอย น้ำ อาหาร และดิน เป็นต้น ในภาวะแวดล้อมภายนอกของมนุษย์และสัตว์ จะพบเชื้อนี้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และอาจพบเชื้อชนิดนี้ 60-80 เปอร์เซ็นต์ ในผู้ที่สัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยหรือผู้ที่สัมผัสกับสภาพสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล (โอเคเนชั่น, 2550)

#### 2.4.2 *Escherichia coli*

เชื้อ *E. coli* เป็นเชื้อในกลุ่ม Facultative anaerobe โดยเป็นเชื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและพบบ่อยมากที่สุด เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อน (รูปที่ 2.14) ไม่สร้างสปอร์ จัดอยู่ในกลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) ประเภท fecal coliform ซึ่งเป็นโคลิฟอร์มที่พบในอุจจาระมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น จึงใช้เป็นตัวชี้วัดสุขลักษณะของอาหารและน้ำ *E. coli* ส่วนใหญ่ไม่ใช่จุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) แต่บางชนิดที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ช่วงอุณหภูมิที่เชื้อสามารถเจริญได้ 7 – 46 องศาเซลเซียส pH ของอาหารอยู่ในช่วง 4.4 – 10 และทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เช่น สามารถอยู่บนเสื้อผ้าแห้งและในผุ่นละอองได้หลายวัน อยู่ในน้ำได้ แต่สามารถถูกทำลายได้ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และยังมีความสำคัญในงานทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์อย่างมาก เช่น การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ เป็นต้น (พิมพ์เพ็ญ, 2556)



รูปที่ 2.14 รูปร่างของ *Escherichia coli*

ที่มา : <http://www.astrographics.com/>

#### 2.4.2.1 แหล่งที่พบเชื้อ *Escherichia coli*

เชื้อ *E. coli* มักพบตามธรรมชาติในลำไส้ใหญ่ของสัตว์ และมนุษย์ พบได้ในอุจจาระหรือพบเชื้อนี้ได้ ในอาหารที่ปรุงไม่สุกหรืออาหารดิบ (สุรีย์, 2553)

### 2.4.3 *Pseudomonas aeruginosa* (วิชาการ.คอม, 2555)

เชื้อ *P. aeruginosa* เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างเป็นท่อน เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศเคลื่อนที่ได้ด้วยแฟลกเจลลา (รูปที่ 2.15) มีกลิ่นที่พิเศษเฉพาะของเชื้อตัวนี้คือกลิ่นคล้ายอู่น และเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส บางสายพันธุ์โคโลนีจะมีลักษณะคล้ายเมือก เพราะสามารถที่จะสร้างสารเมือกห่อหุ้มเซลล์ที่คล้ายแคปซูล มีการผลิตสารเม็ดสีที่เรืองแสงอัลตราไวโอเล็ต ไพโอไซยานินซึ่งจะเป็นสารเม็ดสีเขียวน้ำเงิน อยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งจะสามารถสลายเม็ดเลือดแกะได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย เชื้อตัวนี้เป็นเชื้อฉวยโอกาสจะเกิดโรคกับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ และจะเกิดอาการรุนแรงกับคนไข้ที่สวนปัสสาวะและคนไข้ที่มีบาดแผลไฟไหม้อักเสบ ซึ่งโรคที่เกิดจากเชื้อนี้สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาและสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีควัคซีน



รูปที่ 2.15 รูปร่างของ *Pseudomonas aeruginosa*  
ที่มา : ehp.niehs.nih.gov/

#### 2.4.3.1 แหล่งที่พบเชื้อ *Pseudomonas aeruginosa*

เชื้อ *P. aeruginosa* จะดำรงชีวิตอย่างอิสระในบริเวณที่ชื้น โดยทั่วไปจะพบในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และปนเปื้อนไปยังอาหาร หลายนชนิด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ น้านมและไข่ (พิมพ์เพ็ญ และคณะ, 2556)

## 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Ghaheh และคณะ (2014) ได้นำสีย้อมจากธรรมชาติจำนวน 5 ชนิดจาก ชาเขียว แมดเดอร์ ชมัน กลีบดอกหญ้าฝรั่ง และต้นเทียน มาใช้ย้อมผ้าขนสัตว์ จากนั้นทำการศึกษากิจกรรมยับยั้งแบคทีเรียรวมทั้งทดสอบคุณสมบัติต่างๆจากการย้อมสี ได้แก่ วิเคราะห์สี ความคงทนของสีย้อมต่อแสง และความคงทนของสีย้อมต่อการซัก ซึ่งผลการทดลองพบว่าสีย้อมจากธรรมชาติทุกชนิดที่นำมาทดสอบมีฤทธิ์ยับยั้ง *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* และ *Pseudomonas aeruginosa* นอกจากนี้ยังพบว่าผ้าขนสัตว์ที่นำมาปรับสภาพด้วยสารส้มนั้นหลังจากการซัก 5 รอบ และการสัมผัสแสง 300 นาที ยังมีผลต่อการยับยั้งแบคทีเรียได้ดีกว่าไม่ได้ทำการปรับสภาพด้วยสารส้ม

มีการศึกษาประยุกต์ใช้สารสกัดจาก Chinese gall ในการย้อมสีผ้าขนสัตว์ รวมทั้งศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมสีผ้าขนสัตว์คือใช้ความเข้มข้นของสารละลายสีย้อม 200 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นของมอร์แดนท์ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ pH 8 และอุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส และจากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ พบว่าผ้าขนสัตว์ที่ย้อมสีด้วยการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารสกัดจาก Chinese gall สามารถลดจำนวน *Staphylococcus aureus* และ *Escherichia coli* ที่ชีวิตได้ โดยลดลง 99.90 เปอร์เซ็นต์ และ 96.55 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (Zhang และคณะ, 2014)

Dev และคณะ (2009) ได้ศึกษาสีย้อม รวมทั้งคุณสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ของโคโตซานในผ้าขนสัตว์ที่ผ่านการย้อมด้วยสีย้อมจากต้นเทียน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า เมื่อนำโคโตซานมาย้อมผ้าขนสัตว์ที่ย้อมสีแล้ว ผ้าขนสัตว์มีค่าการดูดซับสีเพิ่มขึ้น และพบว่าผ้าขนสัตว์ที่ย้อมสีจากต้นเทียนมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ แต่เมื่อย้อมผ้าขนสัตว์ด้วยโคโตซานอีกครั้งมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์นั้นเพิ่มขึ้น และได้มีการทดสอบคุณสมบัติในการติดสี ด้วยการซักล้าง ขยี้ และความทนทานต่อเหงื่อ

มีงานวิจัยที่ศึกษาผลของ *Rheum emodi* L โดยนำมาใช้เป็นสีย้อมผ้าขนสัตว์ ได้ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ *Escherichia coli* และ *Staphylococcus aureus* และยับยั้งเชื้อรา *Candida albicans* และ *Candida tropicalis* โดยใช้ความเข้มข้นของสีย้อม 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักผ้า และใช้ เพอร์สซัลเฟต สแทนเนียสคลอไรด์และสารส้มเป็นสารมอร์แดนท์ จากนั้นหาค่าความเข้มข้นของสีในระบบ CIELab และคุณสมบัติความคงทนของสีย้อมของผ้าขนสัตว์ที่ผ่านการย้อมสี โดยจะวัดค่าการดูดกลืนแสง และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของสาร *Rheum emodi* L โดยการทำให้ disc diffusion ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ตัวอย่างผ้าขนสัตว์ที่ผ่านการย้อมสีจะมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้ดี จำนวนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่มีการลดลงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ (Khan และคณะ, 2012)

Sahoo และคณะ (2012) ได้ทำการวิเคราะห์เฉดสีและคุณสมบัติความคงทนของสีของผ้าไหมที่ย้อมสี ด้วยสีที่สกัดจากเปลือก Mahua โดยใช้ความเข้มข้นของสารมอร์แดนท์แตกต่างกัน ซึ่งในการศึกษาได้ใช้สารมอร์แดนท์ 4 ชนิด ได้แก่ คอปเปอร์ซัลเฟต อะลูมิเนียมซัลเฟต สารส้ม และกรดซิตริก โดยทำการทดสอบระดับสีที่ติดบนผ้าด้วย Hunterlab colour scale ผลการทดสอบพบว่าสารมอร์แดนท์ทุกชนิดมีคุณสมบัติช่วยยัดจับสีได้ดี และมีความคงทนต่อการซักได้ดี ยกเว้นสารส้ม การย้อมสีบนผ้าที่ไม่ได้ผ่านการมอร์แดนท์ จะมีค่าความคงทนของสีที่ต่ำ ส่วนการย้อมสีที่ผ่านการมอร์แดนท์ทั้งสามชนิด ยกเว้นคอปเปอร์ซัลเฟต จะมีค่าความคงทนของสีอยู่ในระดับดีถึงดีมาก คุณสมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ชี้ให้เห็นว่าสีย้อมจากเปลือก Mahua ไม่มีผลต่อการเจริญของ *E. coli*, *Streptococcus* sp. และ *Salmonella* โดยสังเกตจากไม่เกิดบริเวณยับยั้ง อย่างไรก็ตามสีย้อมจากเปลือก Mahua มีผลต่อ *S. leuteus* รวมทั้งมีผลต่อเชื้อรา *A. nigricans* และ *C. albicans*

Yusuf และคณะ (2012) ได้นำสารสกัดจากใบของต้นเทียนกิ่งมาประยุกต์ใช้กับผ้าขนสัตว์ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของสีย้อมและประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทั่วไปของมนุษย์ ได้แก่ *E. coli* MTCC 443, *S. aureus* MTCC 902 และ *C. albicans* ATCC 90028 โดยเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสีย้อมผ้าขนสัตว์จากต้นเทียนกิ่ง กับสารต้านแบคทีเรียที่ใช้ทางการค้า (Ampicillin) และยาต้านเชื้อรา (Fluconazole) ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าตัวอย่างสีย้อมผ้าขนสัตว์จากต้นเทียนกิ่ง มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบ เมื่อทำการทดสอบความคงทนต่อแสง การซักล้าง และการปั่นแห้ง คุณสมบัติความคงทนต่อแสงของตัวอย่างผ้าขนสัตว์ที่ย้อมสีมีความคงทนได้ดี นอกจากนี้ยังทำการศึกษาผลการใช้เกลือโลหะ(มอร์แดนท์) เพื่อดูฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ และลักษณะสีของสีย้อมที่ใช้ย้อมผ้าขนสัตว์ จากผลการทดลองพบว่า ผ้าขนสัตว์ที่ใช้สารมอร์แดนท์มีสีที่เข้มขึ้น และมีคุณสมบัติความคงทนที่ดีขึ้น แต่จะทำให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราลดลง

Shahid และคณะ (2012) ทำการศึกษาการย้อมสี การติดสี และคุณสมบัติในการยับยั้ง *E. coli*, *S. aureus* และ *C. albicans* ของไหมพรมที่ทำจากขนสัตว์ที่ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ สารสกัดจากเบญจกานี ซึ่งผลการทดสอบพบว่า สารสกัดจากเบญจกานีมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งอยู่ในสภาวะที่เป็นสารละลาย เช่นเดียวกับการประยุกต์ใช้ในการย้อมสีไหมพรม แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากการตรวจสอบตัวอย่างไหมพรมขนสัตว์ที่ย้อมสีด้วยสารสกัดจากเบญจกานี และแชมอร์แดนท์ พบการลดลงของคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์ ในด้านการซักทำความสะอาด เมื่อทำการทดสอบคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์ หลังจากมีการซักล้างทำความสะอาด 1 5 และ 10 ครั้ง ผลการทดสอบพบว่า ไหมพรมขนสัตว์ที่ย้อมสีด้วยสารสกัดจากเบญจกานี มีคุณสมบัติเป็นแบบ กึ่งทนทาน (Semi - durable)

Prusty และคณะ (2010) ได้ศึกษาคุณสมบัติของสีและคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์ของสีย้อมตามธรรมชาติที่สกัดจากทับทิม หูกวาง ขนุน สัก และยอ นำมาใช้ย้อมผ้าไหม โดยศึกษาค่าความเข้มของสี (K/S) พบว่าอัตราการดูดกลืนแสงของสีบนเส้นไหมที่สกัดจากพืชชนิดต่างๆ มีค่า 10.56 - 39.48 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้นของสีย้อม 5 เปอร์เซ็นต์ เส้นไหมที่ย้อมสีด้วยสีจากธรรมชาติ จะมีประสิทธิภาพสูง ในการยับยั้งจุลินทรีย์ (อัตราการยับยั้ง 25 - 65 เปอร์เซ็นต์) โดยมีอัตราการยับยั้งแบคทีเรีย *E. coli* 3 - 68 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการการยับยั้งเชื้อรา *A. niger* ผ้าไหมที่ย้อมสี แสดงคุณสมบัติทั้งหมดได้ดี และมีคุณสมบัติในการติดสีที่ดี

Mirjalili และคณะ (2013) ทำการศึกษาสกัดสีจากวอลนัท (walnut) โดยใช้เครื่องมือสกัดแบบต่อเนื่อง (Soxhlet apparatus) และนำสารสกัดที่ได้ไปทำการวิเคราะห์โดยใช้ Column chromatography, thin layer chromatography (TLC), nuclear magnetic resonance (NMR), mass spectroscopy (MS) และ infrared (IR) จากนั้นนำสีที่สกัดจากวอลนัท มาใช้ในการย้อมผ้า polyamide fabric โดยใช้แชมอร์แดนท์ชนิดต่างๆ และนำผ้าที่ย้อมสีแล้ว ไปทดสอบเพื่อวัดคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย โดยเฉพาะ แบคทีเรียก่อโรคแกรมบวก (*Staphylococcus aureus*) และแบคทีเรียแกรมลบ (*Escherichia coli*) การหาความสัมพันธ์ของ คุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย กับความเข้มของสีย้อม ความคงทนของคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย หลังจากซักล้างผลที่ได้จากการทดสอบ พบว่าสี polyamide และวอลนัท มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียได้ดี เมื่อใช้ร่วมกัน ferric sulphate, cupric sulphate และ potassium aluminum sulphate และมีความคงทนของสี รวมทั้งมีคุณสมบัติในการติดสีที่ดี

## บทที่ 3

# วิธีการดำเนินงานวิจัย

## 3.1 อุปกรณ์

### 3.1.1. วัตถุดิบ

1. ใบสะเดา (*Azadirachta indica* A.)
2. ใบขึ้นเหล็ก (*Senna siamea* Lam.)
3. ใบมะรุม (*Moringa oleifera* Lam.)
4. ใบหูกวาง (*Terminalia catappa* Linn.)
5. ผ่าฝ้ายสีขาว

### 3.1.2. เชื้อแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ

1. *Staphylococcus aureus* TISTR 1466
2. *Escherichia coli* ATCC 25922
3. *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 29853

### 3.1.3. สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ

1. สารส้ม (มอร์แดนท์)
2. เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์
3. อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (ยี่ห้อ HIMEDIA)
4. อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient broth (ยี่ห้อ HIMEDIA)
5. สารไดซอเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต
6. สารละลาย Dimethyl Sulfoxide

### 3.1.4. เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ตู้อบ (ยี่ห้อ กล้วยน้ำไท เตอาอบ)
2. เครื่อง Autoclave (ยี่ห้อ HIRAYAMA)
3. เครื่อง Shaker (ยี่ห้อ Gallenkamp)
4. ชุดเครื่อง Rotary Evaporator (ยี่ห้อ Heidolph)
5. ตู้บ่มเชื้อ (ยี่ห้อ BINDER CONTROL E2)
6. เครื่องซั่ง 4 ตำแหน่ง (ยี่ห้อ AND GF-800)
7. เครื่องวัดค่าสี (ยี่ห้อ Minolta-CR-300)
8. ตู้ Laminar (ยี่ห้อ SUPER CLEAN)
9. Hot air oven (ยี่ห้อ memmert)
10. ฟลasks (flask) ขนาด 250 และ 500 มิลลิลิตร
11. หลอดทดลอง
12. Pipette ขนาด 1 5 และ 10 มิลลิลิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 3.2 วิธีการทดลอง

### 3.2.1. การเตรียมวัตถุดิบ

เก็บใบพืชสมุนไพรนำมาล้างเศษฝุ่นผงที่ไม่ต้องการออกด้วยน้ำสะอาด แล้วอบด้วยอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นนำใบพืชสมุนไพรแห้งมาบดให้เป็นผง แล้วทำการสกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ โดยชั่งผงใบพืชสมุนไพร 30 กรัมใส่ในพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร เติมน้ำเอทานอลให้ครบ 300 มิลลิลิตร นำไปเขย่าโดยเครื่องเขย่าสาร ที่มีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง นำใบพืชสมุนไพรที่สกัดมากรองด้วยเครื่อง Suction flask โดยใช้กระดาษกรองเบอร์ 1 จากนั้นนำสารละลายมาระเหยแห้งด้วยเครื่อง rotary evaporator จนกระทั่งแห้ง จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาระเหยในโถดูดความชื้น (desiccator) เพื่อระเหยเอาตัวทำละลายออกให้หมด นำสารสกัดที่แห้งมาชั่งน้ำหนักเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ผลได้ โดยใช้สูตร

$$\text{เปอร์เซ็นต์ผลได้} = \frac{\text{น้ำหนักสารสกัด}}{\text{น้ำหนักตัวอย่างพืช}} \times 100$$

เก็บสารสกัดที่ได้ในขวดแก้วที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกระทั่งนำมาใช้

### 3.2.2. การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย

เตรียมเชื้อแบคทีเรียที่ใช้การทดสอบ 3 ชนิด ได้แก่ *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* และ *Pseudomonas aeruginosa* โดยทำการเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งผิวเอียง (Nutrient agar slant) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการถ่ายเชื้อ 1 ลูบเติมลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Broth ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำสารละลายของเชื้อแบคทีเรียทดสอบมาปรับความขุ่น โดยใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ แล้วนำมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ให้อยู่ในช่วง 0.5 ซึ่งจะมีจำนวนเซลล์ประมาณ  $1 \times 10^6$  CFU/ml (Yusuf และคณะ, 2012)

### 3.2.3. การเตรียมความเข้มข้นของสารสกัด

เตรียมสารสกัดที่ได้ให้มีความเข้มข้นเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ โดยนำสารสกัดแต่ละชนิดมาละลายใน DMSO (Dimethyl Sulfoxide) จากนั้นปรับปริมาตรโดยใช้ DMSO

### 3.2.4. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากตัวอย่างใบพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ

นำสารละลายของเชื้อแบคทีเรียที่เตรียมในหัวข้อที่ 3.2.2 มาผสมกับสารละลายของสารสกัดจากตัวอย่างใบพืชสมุนไพรที่เตรียมในหัวข้อที่ 3.2.3 ในอัตราส่วน 1 : 1 เขย่าส่วนผสมให้เข้ากัน ทำการตรวจนับจำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียทดสอบทั้ง 3 ชนิดที่ 0 และ 6 ชั่วโมง ด้วยเทคนิค Pour Plate นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (Ghaheh และคณะ, 2014) จากนั้นคำนวณเปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรีย โดยใช้สูตรดังนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์ของเชื้อแบคทีเรียที่ลดลง} = \frac{A - B}{A} \times 100$$

A คือ จำนวนโคโลนีของแบคทีเรียที่ 0 ชั่วโมง

B คือ จำนวนโคโลนีของแบคทีเรียที่ 6 ชั่วโมง

### 3.2.5. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร

จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ (หัวข้อ 3.2.4) ได้ทำการคัดเลือกสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียได้ดีที่สุดมาศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมสี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### 3.2.5.1 การเตรียมผ้าฝ้ายในการย้อมสี

นำผ้าฝ้ายสีขาวที่เตรียมไว้มาซักล้างด้วยน้ำสะอาดผึ่งให้แห้งแล้วนำผ้าฝ้ายที่ได้มาชั่งน้ำหนัก

#### 3.2.5.2 ขั้นตอนการมอร์แดนท์

นำผ้าฝ้ายที่เตรียมไว้มาทำขั้นตอนการมอร์แดนท์ โดยใช้สารละลายสารส้มที่มีความเข้มข้นเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ นำผ้าฝ้ายไปแช่น้ำเป็นเวลา 30 นาที บิดน้ำออกจากผ้าฝ้ายพอหมาด จากนั้นนำสารละลายสารส้มไปให้ความร้อน เพิ่มอุณหภูมิของสารละลายสารส้มจนถึง 91-93 องศาเซลเซียส และนำผ้าฝ้ายใส่ลงในสารละลายสารส้ม จับเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำผ้าฝ้ายขึ้นจากสารละลายสารส้ม นำไปล้างเอาสารละลายสารส้มออกด้วยน้ำ และผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง (Shahid และคณะ, 2012.)

#### 3.2.5.3 ขั้นตอนการย้อมผ้าโดยใช้สีธรรมชาติจากสารสกัด

นำสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรมาละลายใน DMSO (Dimethyl Sulfoxide) ให้เข้ากัน จากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ำ โดยใช้ความเข้มข้นของสารสกัดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำสารละลายของสารสกัดที่เตรียมได้ไปให้ความร้อน เพิ่มอุณหภูมิจนถึง 91-93 องศาเซลเซียส นำผ้าฝ้ายที่ผ่านขั้นตอนการมอร์แดนท์ และผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านขั้นตอนการมอร์แดนท์แช่ลงในสารละลายของสารสกัดที่เตรียมไว้ ในอัตราส่วนผ้าฝ้ายต่อสารละลายของสารสกัด 1: 40 จับเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นรอให้สารละลายของสารสกัดเย็นลงเป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำผ้าฝ้ายขึ้นมาล้างด้วยน้ำสะอาด และผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง (Shahid และคณะ, 2012.)

#### 3.2.5.4 การตรวจสอบคุณภาพของผ้าที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร

##### 1. การตรวจสอบความสามารถในการติดสีของสารสกัดบนผ้าฝ้าย

ทำการตรวจหาปริมาณการดูดซับสีของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ และผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์ (Yusuf และคณะ, 2012) โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสง (ความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงมากที่สุด  $\lambda_{max} = 450 \text{ nm}$ ) ของสารละลายของสารสกัด (dye bath) ก่อน และหลังย้อมสี จากนั้นคำนวณเปอร์เซ็นต์การดูดซับของสารสกัดจากสูตร

เอกสารเป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\text{เปอร์เซ็นต์การดูดซับของสารสกัด} = \left[ \frac{(A_0 - A_1)}{A_0} \right] \times 100$$

โดยที่  $A_0$  คือค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายสารสกัดก่อนการย้อมสี  
 $A_1$  คือค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายสารสกัดหลังการย้อมสี

2. การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร (Ghaheh และคณะ, 2014.)

โดยทำการตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์และผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์ โดยใช้ชุดควบคุมเป็นผ้าที่ไม่ผ่านการย้อมสีด้วยสารสกัด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ทำการตัดตัวอย่างผ้าฝ้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1 ตารางนิ้ว ใส่ลงในพลาสติกขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นใส่สารละลายของแบคทีเรียทดสอบ ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนผ้าฝ้ายที่เตรียมไว้ นำไปบ่มเป็นเวลา 6 12 และ 24 ชั่วโมง ตามลำดับ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้นเติมน้ำกลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงในภาชนะที่ใส่ตัวอย่างและเขย่า จากนั้นทำการเจือจางสารละลายให้อยู่ในระดับความเจือจางที่เหมาะสม นำสารละลายแต่ละระดับความเจือจางที่เหมาะสมมา pour plate โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar นำมาบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง นับจำนวนโคโลนีแบคทีเรียที่มีชีวิต และคำนวณเปอร์เซ็นต์ของจำนวนแบคทีเรียที่ลดลงโดยใช้สูตร

$$\text{เปอร์เซ็นต์ของเชื้อแบคทีเรียที่ลดลง} = \frac{A - B}{A} \times 100$$

A คือ จำนวนโคโลนีของแบคทีเรียบนผ้าที่ไม่ผ่านการย้อมสี

B คือ จำนวนโคโลนีของแบคทีเรียบนผ้าที่ผ่านการย้อมสี

3. การศึกษาผลของการซักต่อคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร (Ghaheh และคณะ, 2014.)

นำผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดมาซักกับผงซักฟอกปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักผ้า โดยการซัก 10 ครั้ง จากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำสะอาด และทำการซักซ้ำทั้งหมดรวม 5 ครั้ง จากนั้นนำมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียเช่นเดียวกับหัวข้อที่ 2

4. การศึกษาความคงทนของสารสกัดบนผ้าฝ้ายโดยพิจารณาจากค่าสี (Shahid และคณะ, 2012)

ทำการศึกษาการคงทนของสารสกัดบนผ้าฝ้ายด้วยการวัดค่าสีของผ้าที่ผ่านซักจำนวน 5 ครั้ง ด้วยเครื่องวัดค่าสี (Minolta-CR-300) ในระบบ CIELab ( $L^*$ ,  $a^*$ ,  $b^*$ ) โดยเปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการซัก

### 3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ทำการทดลองทั้งหมด 2 ซ้ำ โดยใช้แผนการทดลองแบบ complete randomized design วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้วยวิธี Duncan's New Multiple Rand (DMRT) และ t-test (Independent) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version 20




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

#### 4.1 เปอร์เซ็นต์ผลได้ (% yield) ของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร

ผลการสกัดสีเขียวจากใบมะรุม ใบขี้เหล็ก ใบสะเดา และใบหูกวาง โดยนำผงแห้งของใบพืชสมุนไพรมาสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล (95 เปอร์เซ็นต์) ในอัตราส่วนของใบพืช 30 กรัมต่อตัวทำละลาย 300 มิลลิลิตร เป็นเวลา 72 ชั่วโมง แล้วระเหยตัวทำละลายออก พบว่าลักษณะของสารสกัดหยาบจากใบมะรุม ใบขี้เหล็ก ใบสะเดา และใบหูกวาง มีลักษณะเหนียวหนืด โดยมีโทนสีออกเขียวเข้มทั้งหมด ยกเว้นสารสกัดจากใบขี้เหล็กซึ่งจะมีโทนสีออกเขียวอมน้ำตาล สำหรับเปอร์เซ็นต์ผลได้ของสารสกัดพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) โดยพบว่าสารสกัดจากใบมะรุมมีเปอร์เซ็นต์ผลได้สูงสุด (17.82) ในขณะที่สารสกัดจากใบขี้เหล็กมีเปอร์เซ็นต์ผลได้ต่ำสุด (15.18) ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 มีงานวิจัยของจาณิยา และคณะ (2554) ได้ศึกษาสารสกัดสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้าน พบว่าสกัดสารจากใบสะเดาด้วยเมทานอลมีเปอร์เซ็นต์ผลได้ เท่ากับ 12.70 ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ผลได้ของสารสกัดจากใบสะเดาที่ได้จากการทดลองซึ่งมีค่าเป็น 16.68 การที่สารสกัดมีความแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากใบสะเดาที่นำมาศึกษามีสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ดินที่ใช้ปลูกแต่ละที่มีความแตกต่างกัน และมีการใช้ตัวทำละลายไม่เหมือนกัน สารสกัดที่ได้จึงมีสารออกฤทธิ์และปริมาณไม่เท่ากัน



รูปที่ 4.1 สารสกัดหยาบที่ได้จากใบมะรุม (ก) ขี้เหล็ก (ข) สะเดา (ค) หูกวาง (ง)

ตารางที่ 4.1 เปอร์เซ็นต์ผลได้และคุณลักษณะของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร

สารสกัด	เปอร์เซ็นต์ผลได้ <sup>(2)</sup> (น้ำหนักแห้ง)	ลักษณะของสารสกัดหยาบ
ใบมะรุม	17.82 <sup>a(1)</sup> ±0.05	สีเขียวเข้ม มีลักษณะหนืด
ใบขี้เหล็ก	15.18 <sup>d</sup> ±0.02	สีเขียวอมน้ำตาล มีลักษณะหนืด
ใบสะเดา	16.68 <sup>c</sup> ±0.04	สีเขียวเข้ม มีลักษณะหนืด
ใบหูกวาง	17.52 <sup>b</sup> ±0.02	สีเขียวเข้ม มีลักษณะหนืด

หมายเหตุ (1) a, b, c และ d ตัวอักษรที่ต่างกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

(2) ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย±SD

#### 4.2 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ

จากการนำสารสกัดจากใบมะรุม ใบขี้เหล็ก ใบสะเดา และใบหูกวาง มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งตัวอย่างแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นอับบนผ้า ได้แก่ เชื้อ *Psuedomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* และ *Escherichia coli* โดยใช้เทคนิค pour pate จากนั้นนำมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรียได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ

สารสกัด	เปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรีย <sup>(2)</sup>		
	<i>P. aeruginosa</i>	<i>S. aureus</i>	<i>E. coli</i>
ใบมะรุม	70.82 <sup>d(1)</sup> ±0.26	74.21 <sup>b</sup> ±2.17	77.91 <sup>c</sup> ±1.76
ใบขี้เหล็ก	74.93 <sup>c</sup> ±0.23	73.38 <sup>b</sup> ±0.74	76.84 <sup>c</sup> ±0.34
ใบสะเดา	87.60 <sup>b</sup> ±0.23	86.88 <sup>a</sup> ±0.30	86.70 <sup>b</sup> ±0.62
ใบหูกวาง	91.04 <sup>a</sup> ±0.23	87.12 <sup>a</sup> ±0.05	90.39 <sup>a</sup> ±0.29

หมายเหตุ (1) a, b, c และ d ตัวอักษรที่ต่างกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

(2) ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย±SD

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อ *P. aeruginosa* โดยทำการทดสอบกับสารสกัดชนิดต่างๆ พบว่าสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อ *P. aeruginosa* แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) โดยที่สารสกัดจากใบหูกวางมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อมากที่สุดเท่ากับ 91.04 รองลงมาคือสารสกัดจากใบสะเดาเท่ากับ 87.60 สารสกัดจากใบขี้เหล็กเท่ากับ 74.93 และสารสกัดจากใบมะรุมมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อน้อยที่สุดเท่ากับ 70.82

สำหรับเชื้อ *S. aureus* พบว่าสารสกัดจากใบหูกวางและใบสะเดามีผลต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อ *S. aureus* ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p \geq 0.05$ ) เท่ากับ 87.12 และ 86.88 ตามลำดับ เช่นเดียวกับสารสกัดจากใบมะรุมและใบขี้เหล็กซึ่งมีค่าเท่ากับ 74.21 และ 73.38 ตามลำดับ

ส่วนเชื้อ *E. coli* พบว่าสารสกัดจากใบหูกวางมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของ *E. coli* มากที่สุดเท่ากับ 90.39 รองลงมาคือสารสกัดจากใบสะเดาเท่ากับ 86.70 ส่วนสารสกัดจากใบมะรุม และใบขี้เหล็กมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อ *E. coli* ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p \geq 0.05$ ) โดยมีค่าเท่ากับ 77.91 และ 76.84 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ดังนั้นจากผลการทดลองจะพบว่าเชื้อ *P. aeruginosa*, *S. aureus* และ *E. coli* มีความไวต่อสารสกัดจากใบหูกวางมากที่สุด ในขณะที่เชื้อ *P. aeruginosa* มีความไวต่อสารสกัดจากใบมะรุมน้อยที่สุด และเชื้อ *S. aureus* กับ *E. coli* มีความไวต่อสารสกัดจากใบขี้เหล็กน้อยที่สุด


การที่เชื้อแต่ละชนิดมีความไวต่อสารสกัดแตกต่างกันเนื่องจากสารสกัดแต่ละชนิดจะมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหรือองค์ประกอบของสารสกัดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียแตกต่างกัน มีรายงานว่าใบมะรุมมีสารประกอบคล้าย pterygospermin สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ ส่วนใบขี้เหล็กมีสาร anthraquinone glycoside เช่น rhein, aloe-emodin, Chrysophanol และ Senoside ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (พะยอม, 2521) และงานวิจัยของรอฮายา และคณะ (2537) ได้ศึกษาสารสกัดจากลำต้น ดอก และใบขี้เหล็กด้วยตัวทำละลายเอทานอลพบว่าสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ ส่วนใบสะเดาจะมีสาร azadirachtin ซึ่งมีฤทธิ์ในการกำจัดพวกศัตรูพืชและมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย (กรกช และคณะ, 2554) และสารสกัดจากใบหูกวางพบว่ามีองค์ประกอบหลักทางเคมี คือ Alkaloids Celluloses ชนิดต่าง ๆ Flavonoids, Lignins, Pentosans, Saponins, Sterols, Tannins, Triterpenoids และถ้าตามลำดับ สารประกอบที่มีผลในการยับยั้งแบคทีเรียคือสารกลุ่มแทนนิน ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียได้ดี เกิดจากสารแทนนินเข้าไปทำลายโครงสร้างต่างๆของแบคทีเรีย จึงทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ (สมจินตนา, 2557) นอกจากนี้มีงานวิจัยของ Gupta และคณะ (2014) พบว่าแทนนินเป็นสารประกอบที่พบโดยทั่วไปในสีย้อมจากธรรมชาติและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้มากที่สุด และงานวิจัยของ shahid และคณะ (2012) พบว่าสารสกัด gallnut มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีเนื่องจากในสารสกัดจาก gallnuts มีองค์ประกอบของแทนนินสูง

เมื่อพิจารณาผลของสารสกัดจากใบมะรุมต่อเชื้อ *P. aeruginosa*, *S. aureus* และ *E. coli* (รูปที่ 4.2) พบว่าสารสกัดจากใบมะรุมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ *E. coli* ได้ดีที่สุด รองลงมาคือเชื้อ *S. aureus* และเชื้อ *P. aeruginosa* และพบว่าเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดกับสารสกัดจากใบมะรุมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )


โดยพบว่าสารสกัดจากใบขี้เหล็กมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ *E. coli* ได้ดีที่สุด รองลงมาคือเชื้อ *P. aeruginosa* และเชื้อ *S. aureus* (รูปที่ 4.3) ส่วนเปอร์เซ็นต์การลดลงของ *P. aeruginosa*, *S. aureus* และ *E. coli* กับสารสกัดจากใบขี้เหล็กพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

ในขณะที่สารสกัดจากใบสะเดามีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ *P. aeruginosa* ได้ดีที่สุด รองลงมาคือเชื้อ *S. aureus* และเชื้อ *E. coli* (รูปที่ 4.4) แต่พบว่าเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อ *P. aeruginosa* กับ *S. aureus* ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p \geq 0.05$ ) เช่นเดียวกับเชื้อ *S. aureus* และ *E. coli*


ส่วนสารสกัดจากใบหูกวางมีผลต่อการลดลงของเชื้อ *P. aeruginosa* ได้มากที่สุด รองลงมาคือเชื้อ *E. coli* และเชื้อ *S. aureus* (รูปที่ 4.5) โดยพบว่าเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดกับสารสกัดจากใบหูกวางมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสารสกัดจากใบหูกวางมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งสามชนิดได้ดีที่สุด



รูปที่ 4.2 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อ *P. aeruginosa*, *S. aureus* และ *E. coli*




รูปที่ 4.3 ผลของสารสกัดจากใบขี้เหล็กต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อ *P. aeruginosa*, *S. aureus* และ *E. coli*



รูปที่ 4.4 ผลของสารสกัดจากใบสะเดาต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อ *P. aeruginosa*, *S. aureus* และ *E. coli*

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.5 ผลของสารสกัดจากใบหูกวางต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อ *P. aeruginosa*, *S. aureus* และ *E. coli*

### 4.3. ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง

#### 4.3.1 คุณสมบัติในการติดสีของสารสกัดจากใบหูกวางบนผ้าฝ้าย

จากผลการทดลองในหัวข้อ 4.2 พบว่าใบหูกวางมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ดีที่สุดและการย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางจะได้ผ้าที่มีสีเข้มมากกว่าสารสกัดชนิดอื่นในปริมาณของสารสกัดที่ใช้เท่ากัน ดังนั้นจึงเลือกสารสกัดจากใบหูกวางมาทำการย้อมผ้าฝ้ายโดยใช้ความเข้มข้นเป็น 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร จากนั้นนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมมาศึกษาความสามารถในการติดสี ซึ่งคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์การดูดซับสีของสารสกัด เปรียบเทียบระหว่างผ้าที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์และผ้าที่ผ่านการมอร์แดนท์ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 เปอร์เซ็นต์การดูดซับสารสกัดจากใบหูกวางของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์


และผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์และผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์

ษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนที่มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับสารสกัดคิดเป็น 52.43 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนที่มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับสารสกัดเป็น 61.36 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะพบว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนที่มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับสารสกัดได้ดีกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดน



รูป 4.7 ผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง

(ก) ผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดน


(ข) ผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดน

จากรูปที่ 4.7 พบว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนเมื่อทำการย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางจะมีสีออกน้ำตาลอมเขียวเล็กน้อย ส่วนผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนจะมีสีออกน้ำตาลเข้ม เนื่องจากสารมอร์แดนจะทำให้หน้าที่เป็นตัวกลางไปจับกับโมเลกุลของเส้นใยผ้าและอีกด้านหนึ่งจะยึดจับกับโมเลกุลของสี ทำให้เกิดเป็นสารประกอบซึ่งจะมีคุณสมบัติในการยึดจับสีได้ดีขึ้น สีจึงมีความคงทนบนผ้าฝ้ายได้เป็นอย่างดี และช่วยให้สีสดและเข้มขึ้น (ศรีณยา, 2555) ดังงานวิจัยของ Yusuf และคณะ (2012) พบว่าผ้าขนสัตว์ที่ใช้สารมอร์แดนร่วมกับสารสกัดจากใบต้นเทียนกิ่งจะมีสีที่เข้มขึ้น และมีคุณสมบัติในการติดทนของสีดีขึ้น

#### 4.3.2 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสกัดจากใบหูกวางที่ระยะเวลาต่างๆ


ในขั้นตอนนี้นำผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดน และผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร มาศึกษาเปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรีย ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.8 - 4.10

จากการศึกษาผลของฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบบนผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางพบว่าสารสกัดจากใบหูกวางมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบบนผ้าฝ้าย โดยสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ ได้แก่ *S. aureus*, *P. aeruginosa* และ *E. coli* เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาที่เชื้อสัมผัสกับผ้าฝ้ายเพิ่มขึ้น และผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนที่มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรียทดสอบมากกว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดน




รูปที่ 4.8 เปอร์เซ็นต์การลดลงของ *P. aeruginosa* ของผ้าฝ้ายย้อมสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ และผ่านการมอร์แดนท์ที่เวลาต่างๆ

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.8 ระยะเวลาที่เชื้อ *P. aeruginosa* สัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์เป็นเวลา 6 12 และ 24 ชั่วโมง พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การลดลงเป็น 76.18 83.74 และ 91.70 ตามลำดับ แต่เชื้อ *P. aeruginosa* สัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์เป็นเวลา 6 12 และ 24 ชั่วโมง พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การลดลงเท่ากับ 71.97 78.24 และ 88.35 ตามลำดับ จากการเปรียบเทียบทางสถิติของเปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรียที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่า เปอร์เซ็นต์การลดลงของ *P. aeruginosa* ของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ และผ่านการมอร์แดนท์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ที่ระยะเวลาที่เชื้อสัมผัสกับผ้าฝ้ายเป็นเวลา 6 และ 12 ชั่วโมง แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p \geq 0.05$ ) ที่เชื้อสัมผัสกับผ้าฝ้ายเป็นเวลา 24 ชั่วโมง



รูปที่ 4.9 เปอร์เซ็นต์การลดลงของ *S. aureus* ของผ้าฝ้ายย้อมสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ และผ่านการมอร์แดนท์ที่เวลาต่างๆ

เมื่อพิจารณาเชื้อ *S. aureus* (รูปที่ 4.9) นั้น พบว่าเมื่อระยะเวลาที่เชื้อ *S. aureus* สัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์เป็นเวลา 6 12 และ 24 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์การลดลงเป็น 77.55 80.66 และ 90.12 ตามลำดับ แต่เชื้อ *S. aureus* สัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์ พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การลดลงเท่ากับ 73.32 74.99 และ 89.85 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติของเปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรียที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่าเปอร์เซ็นต์การลดลงของ *S. aureus* ของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ และผ่านการมอร์แดนท์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ที่ระยะเวลาที่เชื้อสัมผัสกับผ้าฝ้ายเป็นเวลา 6 และ 12 ชั่วโมง แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p \geq 0.05$ ) ที่เชื้อสัมผัสกับผ้าฝ้ายเป็นเวลา 24 ชั่วโมง




รูปที่ 4.10 เปอร์เซนต์การลดลงของ *E. coli* ของผ้าฝ้ายย้อมสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ และผ่านการมอร์แดนท์ที่เวลาต่างๆ

ส่วนเชื้อ *E. coli* (รูปที่ 4.10) พบว่ามีเปอร์เซนต์การลดลง 73.50 79.51 และ 91.07 ที่ระยะเวลาที่เชื้อสัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์เป็น 6 12 และ 24 ชั่วโมง ตามลำดับ แต่เชื้อ *E. coli* สัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์เป็นเวลา 6 12 และ 24 ชั่วโมง มีเปอร์เซนต์การลดลงเท่ากับ 71.30 76.29 และ 89.88 ตามลำดับ จากการเปรียบเทียบทางสถิติของเปอร์เซนต์การลดลงของแบคทีเรียที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ พบว่า เปอร์เซนต์การลดลงของ *E. coli* ที่สัมผัสผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ และผ่านการมอร์แดนท์ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p \geq 0.05$ ) แต่จะพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ของเปอร์เซนต์การลดลงของเชื้อเมื่อสัมผัสกับผ้าฝ้ายทั้ง 2 ชนิดที่ระยะเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง

เมื่อพิจารณาผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์แล้วย้อมสารสกัดจากใบหูกวางนั้น พบว่า มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านมอร์แดนท์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shahid และคณะ (2012) พบว่า ตัวอย่างไหมพรมขนสัตว์ที่ย้อมสีด้วยสารสกัดจากเบญจกานี และผ่านการมอร์แดนท์ พบการลดลงของคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์ งานวิจัยของ Yusuf และคณะ (2012) พบว่า ผ้าขนสัตว์ที่ใช้สารมอร์แดนท์ร่วมกับสารสกัดจากใบต้นเทียนกิ่งมีสีที่เข้มขึ้น และมีคุณสมบัติความคงทนที่ดีขึ้น แต่จะทำให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราลดลง อาจเนื่องมาจากว่าสารส้อมที่ใช้เป็นมอร์แดนท์ในการย้อมผ้าอาจทำปฏิกิริยากับสารสกัดจากใบหูกวางจำพวกคลอโรฟิลล์ และแทนนิน ซึ่งน่าจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย โดยอาจทำให้โครงสร้างของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบเปลี่ยนแปลงไป จึงมีผลทำให้คุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียลดลง (Shahid และคณะ, 2012)

#### 4.4 ผลของการซักล้างต่อคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง

การทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียหลังการซักล้าง เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดสนใจของการทำวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งทอและการนำไปใช้งานเพราะสิ่งทอเป็นสิ่งที่จะต้องมีการซักล้างบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงเลือกนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการติดทนสีย้อมดีกว่าผ้าที่ไม่ได้ผ่านการมอร์แดนท์นำมาซักจำนวน 5 ครั้ง จากนั้นนำมาศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ โดยใช้เชื้อแบคทีเรียทดสอบสัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และรายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรียได้ผลดังแสดงใน รูปที่ 4.11




รูปที่ 4.11 เปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรียของผ้าฝ้ายย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการซัก และผ่านการซัก

เมื่อพิจารณาผลของการซักต่อคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง พบว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการซักมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของ *S. aureus*, *P. aeruginosa* และ *E. coli* สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายที่ผ่านการซัก โดยเชื้อ *P. aeruginosa* เมื่อสัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการซักมีการลดลงของเชื้อเป็น 88.35 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่สัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ผ่านการซักมีการลดลงของเชื้อเป็น 63.20 เปอร์เซ็นต์ ส่วน *S. aureus* สัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการซักมีการลดลงของเชื้อเป็น 89.85 เปอร์เซ็นต์ แต่สัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ผ่านการซักมีการลดลงของเชื้อเป็น 65.54 เปอร์เซ็นต์ และ *E. coli* มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อเป็น 89.88 เมื่อสัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการซัก ในขณะที่สัมผัสกับผ้าฝ้ายที่ผ่านการซักมีการลดลงของเชื้อเป็น 64.25 เปอร์เซ็นต์

แม้ว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์จะมีความคงทนของสีย้อมได้ดี แต่เมื่อผ่านการซักด้วยผงซักฟอกอาจมีผลทำให้เกิดการสูญเสียสารสกัดจากใบหูกวางที่หลุดออกไปในขั้นตอนการซักการซักไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผ้าฝ้ายที่ผ่านการซักจึงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าที่ไม่ผ่านการซัก ด้งานวิจัยของ Prabhu และคณะ (2011) พบว่าฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์ด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามและย้อมสีด้วยขมิ้นแดงให้เห็นถึงการลดลงของ *S. aureus* และ *E. coli* 94.44 และ 93.75 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ แต่เมื่อผ่านการซัก 5 ครั้งมีการลดลงเป็น 79.16 และ 75.00 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ และมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อผ่านการซัก 10 ครั้ง มีการลดลงเท่ากับ 58.33 และ 51.38 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ



รูปที่ 4.12 ผ้าฝ้ายย้อมสีของสารสกัดจากใบหูกวาง

(ก) ผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการซัก

(ข) ผ้าฝ้ายที่ผ่านการซัก

จากรูป 4.12 สามารถสังเกตได้ว่าผ้าฝ้ายย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการซักจะมีสีเข้มกว่า เนื่องจากขั้นตอนการซักล้างทำให้สารสกัดจากใบหูกวางบางส่วนหลุดออกไป ผ้าฝ้ายย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ผ่านการซักจึงมีสีจางลง

#### 4.5 ความคงทนของสารสกัดจากใบหูกวางบนผ้าฝ้ายหลังการซัก

จากการนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ผ่านการซักจำนวน 5 ครั้ง ไปศึกษาความคงทนของสารสกัดจากใบหูกวางบนผ้าฝ้ายที่ผ่านการซัก โดยการพิจารณาจากค่าสีด้วยเครื่องวัดค่าสี (Minolta-CR-300) ในระบบ  $L^*a^*b^*$  โดยเปรียบเทียบกับผ้าที่ไม่ผ่านการซักได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ค่าสีของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการซักและหลังผ่านการซัก

ค่าสี	ผ้าที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบ หูกวางที่ไม่ผ่านการซัก	ผ้าที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบ หูกวางที่ผ่านการซัก
$L^{*(1)}$	$+64.62^{b(2)} \pm 0.17$	$+67.16^a \pm 0.23$
$a^*$	$+4.82^a \pm 0.04$	$-2.79^b \pm 0.06$
$b^*$	$+26.52^a \pm 0.15$	$+19.64^b \pm 0.09$

- หมายเหตุ (1)  $L^*$  หมายถึง ความสว่าง(Lightness) จากค่า  $+L^*$  แสดงถึงสีขาว,  $-L^*$  แสดงถึงสีดำ  
 $a^*$  หมายถึง แกนสีจากสีเขียว ( $-a^*$ ) ไปจนถึงแดง ( $+a^*$ )  
 $b^*$  หมายถึง แกนสีจากสีน้ำเงิน ( $-b^*$ ) ไปจนถึงเหลือง ( $+b^*$ )  
 (2) a, b ตัวอักษรที่ต่างกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

เมื่อพิจารณาค่า  $L^*$  ซึ่งแสดงถึงความขาวหรือความสว่าง พบว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการซักมีค่า  $L^*$  ต่ำกว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการซัก โดยมีค่าเท่ากับ +64.62 และ +67.16 ตามลำดับ การที่ผ้าฝ้ายที่ผ่านซักมีความสว่างมากกว่าเป็นผลมาจากสีของสารสกัดจากใบหูกวางได้หลุดออกไประหว่างการซัก ซึ่งสอดคล้องกับค่า  $b^*$  ที่มีค่าเป็นบวกแสดงถึงสีเหลืองน้ำตาล โดยผ้าที่ไม่ผ่านการซักจะมีค่า  $b^*$  สูงกว่าผ้าที่ผ่านการซัก ซึ่งมีค่าเท่ากับ +26.56 และ +19.64 ตามลำดับ (รูปที่ 4.13)



(ก)

(ข)

รูปที่ 4.13 ผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง

(ก) สีของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการซัก

(ข) สีของผ้าฝ้ายที่ผ่านการซัก

## บทที่ 5

# สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

### 5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาการสกัดสารสกัดหยาบจากใบมะรุม ใบชี้เหล็ก ใบสะเดา และใบหูกวาง โดยใช้เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวทำละลาย พบว่าสารสกัดจากใบมะรุมมีปริมาณเปอร์เซ็นต์ผลได้มากที่สุด คิดเป็น 17.52 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือสารสกัดจากใบหูกวาง ใบสะเดา และใบชี้เหล็ก คิดเป็น 17.52, 16.68 และ 15.18 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ จากนั้นนำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับในผ้า ได้แก่ *S. aureus* TISTR 1466, *E. coli* ATCC 25922 และ *P. aeruginosa* ATCC 29853 ซึ่งผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากใบหูกวางมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดได้ดีที่สุด จากนั้นได้นำเอาสารสกัดจากใบหูกวางมาย้อมผ้าฝ้าย แล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพของการติดสีและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบ โดยเปรียบเทียบระหว่างผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์และผ่านการมอร์แดนท์ ซึ่งผลการทดลองพบว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการมอร์แดนท์มีประสิทธิภาพในการติดสีดีกว่า แต่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียน้อยกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ และเมื่อนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางมาศึกษาผลของการซักล้างต่อคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย พบว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการซักมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการซัก

### 5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการทดลองใช้สารสกัดจากใบมะรุม ใบชี้เหล็ก ใบสะเดา และใบหูกวางมาประยุกต์ใช้กับเส้นใยของผ้าชนิดอื่นๆ
2. อาจทดลองใช้สารมอร์แดนท์ชนิดอื่นๆ เพื่อให้สีสามารถติดทนกับเส้นใยผ้าได้ดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากขึ้น เช่น สแทนเนียสคลอไรด์ คอปเปอร์ซัลเฟต กรดซिटริก เป็นต้น
3. อาจนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรชนิดอื่นมาทดลองย้อมผ้า และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับในผ้า ซึ่งอาจมีพืชสมุนไพรชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ยับยั้งดีกว่า เช่น อัญชัน ใบกระเพราแดง ขมิ้น เป็นต้น
4. ทำการศึกษาวิธีการย้อมผ้าแบบอื่น เพื่อให้สารสกัดสีสามารถติดเส้นใยผ้าได้ง่ายและเร็วขึ้น เช่น การย้อมแบบเย็น

## เอกสารอ้างอิง

- กชกร อินทราพิเชฐ และณัฐวุฒิธานี. 2554. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://web.suttir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/3922/1/SUT1-104-48-24-05-Fulltext.pdf>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- จาณิยา ชันชะลี. 2554. การศึกษาผลของสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านในการกำจัดหนอนแมลงวันในมูลไก่สด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.clinictech.most.go.th/online/Usermanage/FinalReport/20111013166421.pdf>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557.
- ดุชนี ธนะบริพัฒน์. 2555. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. หจก. วี.เจ.พรีนติ้ง, กรุงเทพฯ.
- ทีมงานศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ. 2557. ตำนานแบคทีเรียร้ายไม่ใ้มาทกวนใจ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : [http://www.thaitextile.org/tdc/?page\\_id=661](http://www.thaitextile.org/tdc/?page_id=661). เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557.
- นิธิยา รัตนานพนธ์. 2552. *Staphylococcus aureus*/สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.foodnetworksolution.com/wiki/1197/staphylococcus-aureus>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557.
- ประไพ เชิญทอง. 2555. ช่วยโลก ช่วยตัวเอง ด้วยการใส่ผ้าอ้อมสีธรรมชาติ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.oknation.net/blog/print.php?id=101083>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- พะยอม ตันวิวัฒน์. 2521. สมุนไพร. สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 1. หน้า 246.
- พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์. 2556. ซีเหล็ก. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2659/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-thai-copperpod>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์. 2556. *Escherichia coli*. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1125/escherichia-coli-e-coli>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557.
- พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนานพนธ์. 2556. *Pseudomonas*. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1541/pseudomonas>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557.
- พริณน์.คอม. 2557. ซีเหล็ก. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://frynn.com/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81/>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- พริณน์.คอม. 2556. มะรุม. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://frynn.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- พริณน์.คอม. สะเดา. 2557. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://frynn.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- พรินน์.คอม. 2557. หูกวาง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://frynn.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- ภูมิปัญญา อภิวัดณ์. 2554. สีย้อมวัสดุจากพืช. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.budmgt.com/tech/tech01/mat-coloring-f-plants.html>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- รอฮายา แยนา. 2537. การควบคุมโดยชีววิธีแมลงวันผลไม้ด้วยพืช. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : [http://web.yru.ac.th/~dolah/notes/4902-1-48G12/RESPPSAL/Pm\\_404652017.doc](http://web.yru.ac.th/~dolah/notes/4902-1-48G12/RESPPSAL/Pm_404652017.doc). เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- วิชาการ.คอม. 2555. เชื้อแบคทีเรีย. *Pseudomonas aeruginosa*. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.vcharkarn.com/varticle/42381>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557.
- วิชญ์ ดาทอง. 2553. ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.nstda.or.th/sciencevillages/udomsomboon/?p=311>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557.
- ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน. 2555. สารช่วยย้อม. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : [http://www.ist.cmu.ac.th/cotton/naturalColor\\_Assistance.php?subnav=3](http://www.ist.cmu.ac.th/cotton/naturalColor_Assistance.php?subnav=3). เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557.
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6. 2555. วัตถุดิบย้อมสีธรรมชาติ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : [http://kmipc6.blogspot.com/2011/05/blog-post\\_29.html](http://kmipc6.blogspot.com/2011/05/blog-post_29.html). เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557.
- ศรัณยา เกษมบุญญากร. 2555. สีธรรมชาติ: ความเคลื่อนไหวของสิ่งทอเชิงอนุรักษ์. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : [http://www.pirun.ku.ac.th/~agrsyp/?page\\_id=86](http://www.pirun.ku.ac.th/~agrsyp/?page_id=86). เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- สมจินตนา พุทธมาตย์ และวรวิทย์ สุวรรณสาร. 2557. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของใบหูกวาง (*Terminalia catappa* L.) และผลต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้ำและการยับยั้งแบคทีเรียในน้ำ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- สรรพคุณสมุนไพร. 2557. กลุ่มยากล่อมประสาท ทำให้นอนหลับ ชี้เหล็ก. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : [http://www.rspg.or.th/plants\\_data/herbs/herbs\\_14\\_1.htm](http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_14_1.htm). เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- สรรพคุณสมุนไพร. มะรุม. 2555. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : [http://www.rspg.or.th/plants\\_data/herbs/herbs\\_06\\_7.htm](http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_06_7.htm). เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- สรรพคุณสมุนไพร. สะเดา. 2557. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : [http://www.rspg.or.th/plants\\_data/herbs/herbs\\_09\\_15.htm](http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_09_15.htm). เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
- สุรีย์ นานาสมบัติ. 2553. จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 1. โครงการตำรา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- อนันต์เสวก เทวซึ่งเจริญ. 2543. คู่มือการย้อมสีธรรมชาติฉบับชาวบ้าน สีเขียว สีน้ำตาลและสีดำ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
- โอเคนเนชั่น. 2550. สารปนเปื้อนในอาหาร. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.oknation.net/blog/print.php?id=64111>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557.
- Dev, V. Venugopal, J. Sudha, S. G. Deepika, G. and Ramakrishna, S. 2009. "Dyeing and Antimicrobial Characteristics of Chitosan Treated Wool Fabrics with Henna Dye." *Carbohydrate Polymers*. 75 : 646-650.
- Ghaheh, F. Mortazavi, S. Alihosseini, F. Fassihi, A. Nateri, A. and Abedi, D. 2014. "Assessment of Antibacterial Activity of Wool Fabrics Dyed with Natural Dyes." *Journal of Cleaner Production*. 72 : 139-145.
- Gupta, D. Khare, SK. and Laha, A. 2014 "Antimicrobial Properties of Natural Dyes Against Gram-negative Bacteria." *Journal of Cleaner Production*. 120:167-71.
- Khan, S. Ahmad, A. Khan, M. Yusuf, M. Shahid, M. Manzoor, N. and Mohammad, F. 2012. "Antimicrobial Activity of Wool Yarn Dyed with *Rheum emodi* L. (*Indian Rhubarb*) ." *Dyes and Pigments*. 95 : 206-214.
- Lee, Y.H. Hwang, E.K. and Kim, H.D. 2009. "Colorimetric Assay and Antibacterial Activity of Cotton, Silk and Wool Fabrics Dyed with Peony, Pomegranate, Clove, Coptis Chinenis and Gallnut Extracts." *Mater*. 2 : 10-21.
- Mirjalili, M. and Karimi, L. 2013. "Extraction and Characterization of Natural Dye from Green Walnut Shells and Its Use in Dyeing Polyamide: Focus on Antibacterial Properties." *Journal of Chemistry*. 13 : 1-9.
- Prabhu, K. and Teli, M. 2011. "Eco-dyeing Using *Tamarindus indica* L. Seed Coat Tannin as a Natural Mordant for Textiles with Antibacterial Activity." *Journal of Saudi Chemical Society*. [Online] Available : [www.ksu.edu.sa](http://www.ksu.edu.sa).
- Prusty, A. Das, T. Nayak, A. and Das, N. 2010. "Colourimetric Analysis and Antimicrobial Study of Natural Dyes and Dyed Silk." *Journal of Cleaner Production*. 18 : 1750-1756.
- Shahid, M. Ahmad, A. Yusuf, M. Khan, M. Khan, S. Manzoor, N. and Mohammada, F. 2012. "Dyeing Fastness and Antimicrobial Properties of Woolen Yarns Dyed with Gallnut (*Quercus infectoria* Oliv.) Extract." *Journal of Cleaner Production*. 95 : 53-61.

## เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- Sahoo, T. Bhattacharya, G. Das, P. and Dash, S. 2012. "Colour Intensity, Fastness and Antimicrobial Characteristics of Silk Fabric" *Dyed with Mahua Bark*. [Online] Available : [www.environmentaljournal.org](http://www.environmentaljournal.org).
- Yusuf, M. Ahmad, A. Shahid, M. Khan, M.I. Khan, S.A. Manzoor, N. and Mohammad, F. 2012. "Assessment of Colorimetric, Antibacterial and Antifungal Properties of Woollen Yarn Dyed with The Extract of The Leaves of Henna (*Lawsonia inermis*)."  
*Journal of Cleaner Production*. 27 : 42-50.
- Zhang, B. Wang, L. Luo, L. and King, M. 2014. "Natural Dye Extracted from Chinese gall - The Application of Color and Antibacterial Activity to Wool Fabric."  
*Journal of Cleaner Production*. 58 : 1-7.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ก

## ข้อมูลผลการทดลอง

ก-1 เปรียบเทียบต้นผลัดได้ของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร

ใบพืชสมุนไพร	น้ำหนักแห้ง(กรัม)	
ใบมะขารุม	ซ้ำที่ 1	17.853
	ซ้ำที่ 2	17.762
	ซ้ำที่ 3	17.845
ใบขี้เหล็ก	ค่าเฉลี่ย	17.82±0.05
	ซ้ำที่ 1	15.162
	ซ้ำที่ 2	15.203
ใบสะเดา	ซ้ำที่ 3	15.187
	ค่าเฉลี่ย	15.18±0.02
	ซ้ำที่ 1	16.713
ใบหูกวาง	ซ้ำที่ 2	16.635
	ซ้ำที่ 3	16.704
	ค่าเฉลี่ย	16.68±0.04
ใบหูกวาง	ซ้ำที่ 1	17.515
	ซ้ำที่ 2	17.543
	ซ้ำที่ 3	17.495
ค่าเฉลี่ย	17.52±0.02	

ก-2 จำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง

เวลา (ชั่วโมง)	จำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย(CFU/ml)											
	<i>P. aeruginosa</i>					<i>S. aureus</i>					<i>E. coli</i>	
	ไม่ผ่านการ มอร์แตนท์	ผ่านการมอร์ แตนท์	ไม่ผ่านการ มอร์แตนท์	ผ่านการมอร์ แตนท์	ไม่ผ่านการ มอร์แตนท์	ผ่านการมอร์ แตนท์	ไม่ผ่านการ มอร์แตนท์	ผ่านการมอร์ แตนท์	ไม่ผ่านการ มอร์แตนท์	ผ่านการ มอร์แตนท์	ไม่ผ่านการ มอร์แตนท์	ผ่านการ มอร์แตนท์
6	ซ้ำที่ 1	$3.5 \times 10^6$	$4.4 \times 10^6$	$4.1 \times 10^6$	$4.5 \times 10^6$	$4.1 \times 10^6$	$4.5 \times 10^6$	$3.9 \times 10^6$	$4.2 \times 10^6$	$4.0 \times 10^6$	$4.3 \times 10^6$	$4.2 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 2	$3.6 \times 10^6$	$4.3 \times 10^6$	$4.0 \times 10^6$	$4.6 \times 10^6$	$4.0 \times 10^6$	$4.6 \times 10^6$	$4.0 \times 10^6$	$4.3 \times 10^6$	$4.0 \times 10^6$	$4.3 \times 10^6$	$4.3 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 3	$3.4 \times 10^6$	$4.5 \times 10^6$	$4.2 \times 10^6$	$4.4 \times 10^6$	$4.2 \times 10^6$	$4.4 \times 10^6$	$4.1 \times 10^6$	$4.4 \times 10^6$	$4.1 \times 10^6$	$4.4 \times 10^6$	$4.4 \times 10^6$
12	ค่าเฉลี่ย	$3.5 \times 10^6$	$4.4 \times 10^6$	$4.1 \times 10^6$	$4.5 \times 10^6$	$4.1 \times 10^6$	$4.5 \times 10^6$	$4.0 \times 10^6$	$4.3 \times 10^6$	$4.0 \times 10^6$	$4.3 \times 10^6$	$4.3 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 1	$6.2 \times 10^6$	$5.2 \times 10^6$	$5.7 \times 10^6$	$5.6 \times 10^6$	$5.7 \times 10^6$	$5.6 \times 10^6$	$6.7 \times 10^6$	$5.9 \times 10^6$	$6.7 \times 10^6$	$5.9 \times 10^6$	$5.9 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 2	$6.1 \times 10^6$	$5.1 \times 10^6$	$5.5 \times 10^6$	$5.7 \times 10^6$	$5.5 \times 10^6$	$5.7 \times 10^6$	$6.4 \times 10^6$	$5.8 \times 10^6$	$6.4 \times 10^6$	$5.8 \times 10^6$	$5.8 \times 10^6$
24	ซ้ำที่ 3	$6.4 \times 10^6$	$5.3 \times 10^6$	$5.6 \times 10^6$	$5.4 \times 10^6$	$5.6 \times 10^6$	$5.4 \times 10^6$	$6.6 \times 10^6$	$5.9 \times 10^6$	$6.6 \times 10^6$	$5.9 \times 10^6$	$5.9 \times 10^6$
	ค่าเฉลี่ย	$6.23 \times 10^6$	$5.2 \times 10^6$	$5.6 \times 10^6$	$5.67 \times 10^6$	$5.6 \times 10^6$	$5.67 \times 10^6$	$6.53 \times 10^6$	$5.87 \times 10^6$	$6.53 \times 10^6$	$5.87 \times 10^6$	$5.87 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 1	$8.3 \times 10^6$	$7.8 \times 10^6$	$7.9 \times 10^6$	$8.9 \times 10^6$	$7.9 \times 10^6$	$8.9 \times 10^6$	$8.7 \times 10^6$	$8.6 \times 10^6$	$8.7 \times 10^6$	$8.6 \times 10^6$	$8.6 \times 10^6$
24	ซ้ำที่ 2	$8.2 \times 10^6$	$7.7 \times 10^6$	$7.7 \times 10^6$	$8.8 \times 10^6$	$7.7 \times 10^6$	$8.8 \times 10^6$	$8.6 \times 10^6$	$8.6 \times 10^6$	$8.6 \times 10^6$	$8.6 \times 10^6$	$8.6 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 3	$8.0 \times 10^6$	$7.6 \times 10^6$	$7.8 \times 10^6$	$9.0 \times 10^6$	$7.8 \times 10^6$	$9.0 \times 10^6$	$8.8 \times 10^6$	$8.4 \times 10^6$	$8.8 \times 10^6$	$8.4 \times 10^6$	$8.4 \times 10^6$
	ค่าเฉลี่ย	$8.17 \times 10^6$	$7.7 \times 10^6$	$7.8 \times 10^6$	$8.9 \times 10^6$	$7.8 \times 10^6$	$8.9 \times 10^6$	$8.7 \times 10^6$	$8.53 \times 10^6$	$8.7 \times 10^6$	$8.53 \times 10^6$	$8.53 \times 10^6$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก-3 จำนวนโคโลนี (CFU/ml) ของการทดสอบแบบที่เรียกว่าสารสกัดต่างๆ

เวลา (ชั่วโมง)	สารสกัด	จำนวนโคโลนีแบบที่เรีย (CFU/ml)		
		<i>P. aeruginosa</i>	<i>S. aureus</i>	<i>E. coli</i>
0	มะรุ่ม	$1.8 \times 10^6$	$1.3 \times 10^7$	$3.7 \times 10^6$
	ซี่เหล็ก	$1.5 \times 10^6$	$2.4 \times 10^6$	$2.4 \times 10^6$
	สะเตา	$1.9 \times 10^5$	$4.9 \times 10^5$	$2.6 \times 10^6$
	หูกวาง	$2.2 \times 10^5$	$2.5 \times 10^5$	$6.3 \times 10^5$
6	มะรุ่ม	$5.1 \times 10^5$	$3.3 \times 10^6$	$2.3 \times 10^6$
	ซี่เหล็ก	$3.7 \times 10^4$	$2.3 \times 10^5$	$2.0 \times 10^6$
	สะเตา	$2.3 \times 10^4$	$6.6 \times 10^4$	$1.0 \times 10^5$
	หูกวาง	$2.4 \times 10^4$	$1.1 \times 10^5$	$6.1 \times 10^4$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก-4 การทดสอบแบบคทีเรียกับสารสกัดต่างๆ

สารสกัด	เปอร์เซ็นต์แบคทีเรียที่ลดลง			
	<i>P. aeruginosa</i>	<i>S. aureus</i>	<i>E. coli</i>	
ใบมะขาม	ซ้ำที่ 1	71.11	75.31	76.97
	ซ้ำที่ 2	70.6	75.61	79.94
	ซ้ำที่ 3	70.75	71.71	76.81
ใบขี้เหล็ก	ค่าเฉลี่ย	70.82±0.26	74.21±2.17	77.91±1.76
	ซ้ำที่ 1	75.11	74.22	76.47
	ซ้ำที่ 2	74.67	72.83	77.13
ใบสะเดา	ซ้ำที่ 3	75	73.1	76.92
	ค่าเฉลี่ย	74.93±0.23	73.38±0.74	76.84±0.34
	ซ้ำที่ 1	87.86	86.53	87.39
ใบทุกลาง	ซ้ำที่ 2	87.51	87.04	86.51
	ซ้ำที่ 3	87.43	87.06	86.2
	ค่าเฉลี่ย	87.60±0.23	86.88±0.30	86.70±0.62
ใบทุกลาง	ซ้ำที่ 1	90.9	87.17	90.31
	ซ้ำที่ 2	90.91	87.09	90.71
	ซ้ำที่ 3	91.3	87.09	90.15
ค่าเฉลี่ย	91.04±0.23	87.12±0.05	90.39±0.29	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก-5 คุณสมบัติในการตัดสินใจจากใบทวงถามหนี้

ครั้งที่	ค่าการูดกถลินแสงของฝ้ที่ฝ้านการ มอ์แดนท้			ค่าการูดกถลินแสงของฝ้ที่ฝ้านการ การมอ์แดนท้		
	ก่อนยอม สื	หลังยอมสื	ค่านวม เป็น เปอร์เซ็นต์	ก่อนยอม สื	หลังยอมสื	ค่านวม เป็น เปอร์เซ็นต์
1	0.6943	0.6091	61.3568	0.5482	0.4906	52.5356
2	0.6854	0.5987	63.2477	0.6061	0.5409	53.7865
3	0.6745	0.5879	64.1957	0.5847	0.5261	50.1112
เฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์)		62.9334			52.1444	
ส่วน เบียงเบน มาตรฐาน		1.4453			1.8686	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก-6 จำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย(CFU/ml)บนผ้าฝ้ายที่ย้อมสีด้วยสียจากใบทุกวางที่ระยะเวลาต่างๆ

เวลา (ชั่วโมง)	จำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย(CFU/ml)											
	<i>P. aeruginosa</i>				<i>S. aureus</i>				<i>E. coli</i>			
	ไม่ผ่านการ มอร์เตนซ์	ผ่านการ มอร์เตนซ์	ไม่ผ่านการ มอร์เตนซ์	ผ่านการ มอร์เตนซ์	ไม่ผ่านการ มอร์เตนซ์	ผ่านการ มอร์เตนซ์	ไม่ผ่านการ มอร์เตนซ์	ผ่านการ มอร์เตนซ์	ไม่ผ่านการ มอร์เตนซ์	ผ่านการ มอร์เตนซ์	ไม่ผ่านการ มอร์เตนซ์	ผ่านการ มอร์เตนซ์
6	ซ้ำที่ 1	$8.4 \times 10^5$	$1.2 \times 10^6$	$9.2 \times 10^5$	$1.2 \times 10^6$	$9.1 \times 10^5$	$1.2 \times 10^6$	$1.0 \times 10^6$	$1.3 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.2 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 2	$8.5 \times 10^5$	$1.3 \times 10^6$	$9.1 \times 10^5$	$1.2 \times 10^6$	$9.3 \times 10^5$	$1.1 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.2 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.2 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 3	$8.1 \times 10^5$	$1.2 \times 10^6$	$9.3 \times 10^5$	$1.1 \times 10^6$	$9.2 \times 10^5$	$1.1 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.07 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.2 \times 10^6$
12	ค่าเฉลี่ย	$8.33 \times 10^5$	$1.23 \times 10^6$	$9.2 \times 10^5$	$1.17 \times 10^6$	$8.9 \times 10^5$	$1.5 \times 10^6$	$8.7 \times 10^5$	$1.6 \times 10^6$	$8.9 \times 10^5$	$1.5 \times 10^6$	$1.5 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 1	$9.7 \times 10^5$	$1.2 \times 10^6$	$8.9 \times 10^5$	$1.5 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.3 \times 10^6$	$1.4 \times 10^6$	$1.5 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.4 \times 10^6$	$1.5 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 2	$9.8 \times 10^5$	$1.1 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.3 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.4 \times 10^6$	$1.3 \times 10^6$	$1.4 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.3 \times 10^6$	$1.4 \times 10^6$
24	ซ้ำที่ 3	$1.1 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.4 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.4 \times 10^6$	$1.3 \times 10^6$	$1.4 \times 10^6$	$1.1 \times 10^6$	$1.3 \times 10^6$	$1.5 \times 10^6$
	ค่าเฉลี่ย	$1.0 \times 10^6$	$1.13 \times 10^6$	$1.03 \times 10^6$	$1.4 \times 10^6$	$1.03 \times 10^6$	$1.4 \times 10^6$	$1.2 \times 10^6$	$1.5 \times 10^6$	$1.03 \times 10^6$	$1.2 \times 10^6$	$1.5 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 1	$7.8 \times 10^5$	$9.1 \times 10^5$	$7.6 \times 10^5$	$9.2 \times 10^5$	$7.6 \times 10^5$	$9.2 \times 10^5$	$7.8 \times 10^5$	$8.7 \times 10^5$	$7.6 \times 10^5$	$7.8 \times 10^5$	$8.7 \times 10^5$
24	ซ้ำที่ 2	$7.6 \times 10^5$	$8.9 \times 10^5$	$7.7 \times 10^5$	$8.8 \times 10^5$	$7.7 \times 10^5$	$8.8 \times 10^5$	$7.9 \times 10^5$	$8.4 \times 10^5$	$7.7 \times 10^5$	$7.9 \times 10^5$	$8.4 \times 10^5$
	ซ้ำที่ 3	$8.1 \times 10^5$	$8.9 \times 10^5$	$7.8 \times 10^5$	$9.1 \times 10^5$	$7.8 \times 10^5$	$9.1 \times 10^5$	$7.6 \times 10^5$	$8.5 \times 10^5$	$7.8 \times 10^5$	$7.6 \times 10^5$	$8.5 \times 10^5$
	ค่าเฉลี่ย	$7.83 \times 10^5$	$8.97 \times 10^5$	$7.7 \times 10^5$	$9.03 \times 10^5$	$7.7 \times 10^5$	$9.03 \times 10^5$	$7.76 \times 10^5$	$8.53 \times 10^5$	$7.76 \times 10^5$	$7.76 \times 10^5$	$8.53 \times 10^5$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก-7 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายที่ย้อมสีด้วยสีย้อมสีจากใบหูกวางที่ระยะเวลาต่างๆ

เวลา (ชั่วโมง)	เปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรีย											
	<i>P. aeruginosa</i>				<i>S. aureus</i>				<i>E. coli</i>			
	ไม่ผ่านการ มอร์แดนท์	ผ่านการมอร์ แดนท์	ไม่ผ่านการ มอร์แดนท์	ผ่านการมอร์ แดนท์	ไม่ผ่านการ มอร์แดนท์	ผ่านการมอร์ แดนท์	ไม่ผ่านการ มอร์แดนท์	ผ่านการมอร์ แดนท์	ไม่ผ่านการ มอร์แดนท์	ผ่านการมอร์ แดนท์	ไม่ผ่านการ มอร์แดนท์	ผ่านการมอร์ แดนท์
6	ซ้ำที่ 1	76.00	72.72	77.56	73.33	77.56	73.33	73.58	71.42			
	ซ้ำที่ 2	76.38	72.09	77.25	73.91	77.25	73.91	73.85	69.77			
	ซ้ำที่ 3	76.17	71.11	77.85	72.72	77.85	72.72	73.17	72.72			
	ค่าเฉลี่ย	76.18±0.19	71.97±0.81	77.55±0.30	73.32±0.60	77.55±0.30	73.32±0.60	73.50±0.30	71.30±1.48			
12	ซ้ำที่ 1	83.71	78.94	80.73	75.36	80.73	75.36	79.74	76.19			
	ซ้ำที่ 2	83.93	77.36	80.90	73.68	80.90	73.68	79.10	76.11			
	ซ้ำที่ 3	83.59	78.43	80.35	75.92	80.35	75.92	79.68	76.56			
	ค่าเฉลี่ย	83.74±0.17	78.24±0.81	80.66±0.28	74.99±1.17	80.66±0.28	74.99±1.17	79.51±0.35	76.29±0.24			
24	ซ้ำที่ 1	94.24	88.18	90.13	89.66	90.13	89.66	91.26	89.76			
	ซ้ำที่ 2	90.36	88.29	90.25	89.77	90.25	89.77	90.93	89.88			
	ซ้ำที่ 3	90.50	88.59	89.99	90.11	89.99	90.11	91.02	90.00			
	ค่าเฉลี่ย	91.70±2.20	88.35±0.21	90.12±0.13	89.85±0.23	90.12±0.13	89.85±0.23	91.07±0.17	89.88±0.12			

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก-8 จำนวนโคโลนิของเชื้อแบคทีเรีย (CFU/ml) บนผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ไม่ผ่านการซักและผ่านการซักระยะเวลา 24 ชั่วโมง

เวลา (ชั่วโมง)	จำนวนโคโลนิของเชื้อแบคทีเรีย (CFU/ml)								
	<i>P. aeruginosa</i>				<i>S. aureus</i>				
	ไม่ผ่านการซัก	ผ่านการซัก	ไม่ผ่านการซัก	ผ่านการซัก	ไม่ผ่านการซัก	ผ่านการซัก	ไม่ผ่านการซัก	ผ่านการซัก	
24	ซ้ำที่ 1	$8.9 \times 10^5$	$2.9 \times 10^6$	$8.5 \times 10^5$	$3.0 \times 10^6$	$8.7 \times 10^5$	$3.1 \times 10^6$	$8.4 \times 10^5$	$3.0 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 2	$9.2 \times 10^5$	$2.8 \times 10^6$	$9.2 \times 10^5$	$3.1 \times 10^6$	$8.4 \times 10^5$	$3.0 \times 10^6$	$8.5 \times 10^5$	$3.0 \times 10^6$
	ซ้ำที่ 3	$8.9 \times 10^5$	$2.8 \times 10^6$	$9.1 \times 10^5$	$3.1 \times 10^6$	$8.5 \times 10^5$	$3.0 \times 10^6$	$8.53 \times 10^5$	$3.03 \times 10^6$
	ค่าเฉลี่ย	$9.0 \times 10^5$	$2.83 \times 10^6$	$8.93 \times 10^5$	$3.06 \times 10^6$				

ก-9 ผลของการซักล้างต่อคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวาง

เวลา (ชั่วโมง)	เปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรีย								
	<i>P. aeruginosa</i>				<i>S. aureus</i>				
	ไม่ผ่านการซัก	ผ่านการซัก	ไม่ผ่านการซัก	ผ่านการซัก	ไม่ผ่านการซัก	ผ่านการซัก	ไม่ผ่านการซัก	ผ่านการซัก	
24	ซ้ำที่ 1	78.01	57.67	74.86	59.46	76.32	57.21	76.32	57.21
	ซ้ำที่ 2	88.18	63.63	89.77	65.16	89.88	64.53	89.88	64.53
	ซ้ำที่ 3	88.29	63.15	90.11	65.55	90.00	64.28	90.00	64.28
	ค่าเฉลี่ย	$88.35 \pm 0.21$	$63.20 \pm 0.41$	$89.85 \pm 0.23$	$65.54 \pm 0.37$	$89.88 \pm 0.12$	$64.25 \pm 0.29$	$89.88 \pm 0.12$	$64.25 \pm 0.29$

ก-10 ความคงทนของสารสกัดจากใบหูกวางบนผ้าฝ้ายหลังการซัก

ตัวแปรในการวัด		ฝ้ายอมสารสกัดจาก หูกวางที่ไม่ผ่านการซัก	ฝ้ายอมสารสกัดจาก หูกวางที่ผ่านการซัก
L*	ซ้ำที่ 1	67.21	64.60
	ซ้ำที่ 2	67.36	64.80
	ซ้ำที่ 3	66.90	64.47
	ค่าเฉลี่ย	64.62±0.17	67.16±0.23
a*	ซ้ำที่ 1	2.86	4.85
	ซ้ำที่ 2	2.77	4.82
	ซ้ำที่ 3	2.75	4.78
	ค่าเฉลี่ย	4.82±0.04	2.79±0.06
b*	ซ้ำที่ 1	19.55	26.56
	ซ้ำที่ 2	19.71	26.65
	ซ้ำที่ 3	19.66	26.35
	ค่าเฉลี่ย	26.52±0.15	19.64±0.09

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ข

## การวิเคราะห์ทางสถิติ

ข-1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของเปอร์เซ็นต์ผลได้ (% yield) ของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร

[DataSet0]

data

## Descriptives

data	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1.00	3	17.8200	.05039	.02909	17.6948	17.9452	17.76	17.85
2.00	3	15.1840	.02066	.01193	15.1327	15.2353	15.16	15.20
3.00	3	16.6840	.04267	.02464	16.5780	16.7900	16.64	16.71
4.00	3	17.5177	.02411	.01392	17.4578	17.5776	17.50	17.54
Total	12	16.8014	1.06821	.30837	16.1227	17.4801	15.16	17.85

ANOVA

data

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	12.541	3	4.180	3114.821	.000
Within Groups	.011	8	.001		
Total	12.552	11			

Post Hoc Tests

Homogeneous Subsets

data

Duncan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
treatment					
2.00	3	15.1840			
3.00	3		16.6840		
4.00	3			17.5177	
1.00	3				17.8200
Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ช-2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของผลของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรีย Duncan

		Descriptives							Minimum	Maximum
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean				
						Lower Bound	Upper Bound			
1.00	3	70.8200	.26211	.15133	70.1689	71.4711	70.60	71.11		
2.00	3	74.9267	.22898	.13220	74.3578	75.4955	74.67	75.11		
<i>P. aeruginosa</i>	3	87.6000	.22869	.13204	87.0319	88.1681	87.43	87.86		
4.00	3	91.0367	.22811	.13170	90.4700	91.6033	90.90	91.30		
Total	12	81.0958	8.81516	2.54472	75.4949	86.6967	70.60	91.30		
1.00	3	74.2100	2.17025	1.25300	68.8188	79.6012	71.71	75.61		
2.00	3	73.3833	.73704	.42553	71.5524	75.2143	72.83	74.22		
<i>S. aureus</i>	3	86.8767	.30039	.17343	86.1305	87.6229	86.53	87.06		
4.00	3	87.1233	.05774	.03333	86.9799	87.2668	87.09	87.19		
Total	12	80.3983	6.97263	2.01283	75.9681	84.8285	71.71	87.19		
1.00	3	77.9067	1.76273	1.01772	73.5278	82.2855	76.81	79.94		
2.00	3	76.8400	.33719	.19468	76.0024	77.6776	76.47	77.13		
<i>E. coli</i>	3	86.7000	.61733	.35642	85.1665	88.2335	86.20	87.39		
4.00	3	90.3900	.28844	.16653	89.6735	91.1065	90.15	90.71		
Total	12	82.9592	6.05970	1.74928	79.1090	86.8093	76.47	90.71		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
<i>P. aeruginosa</i>					
Between Groups	854.327	3	284.776	5052.201	.000
Within Groups	.451	8	.056		
Total	854.778	11			
<i>S. aureus</i>					
Between Groups	524.100	3	174.700	130.695	.000
Within Groups	10.694	8	1.337		
Total	534.794	11			
<i>E. coli</i>					
Between Groups	396.549	3	132.183	143.473	.000
Within Groups	7.370	8	.921		
Total	403.920	11			

[DataSet0]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Post Hoc Tests

Homogeneous Subsets

*P. aeruginosa*

Duncan treatment	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
1.00	3	70.8200			
2.00	3		74.9267		
3.00	3			87.6000	
4.00	3				91.0367
Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000

*S. aureus*

Duncan treatment	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
2.00	3	73.3833	
1.00	3		74.2100
3.00	3		
4.00	3		
Sig.		.407	.800

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

*E. coli*

Duncan treatment	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
2.00	3	76.8400		
1.00	3	77.9067		
3.00	3		86.7000	90.3900
4.00	3			1.000
Sig.		.211	1.000	1.000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข-3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของฤทธิ์ยับยั้ง *Pseudomonas aeruginosa* บนผ้าฝ้ายที่ย้อมสีด้วยสารสกัดจากใบทุกลาวที่ไม่ผ่านการมอร์แดนท์ และไม่ผ่านการมอร์แดนท์ที่ระยะเวลาต่างๆ

#### T-Test

[DataSet0]

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1				
mordantP6	71.9733	3	.81132	.46841
unmordantP6	76.1833	3	.19035	.10990
Pair 2				
mordantP12	78.2433	3	.80637	.46556
unmordantP12	83.5633	3	.38070	.21980
Pair 3				
mordantP24	88.3533	3	.21221	.12252
unmordantP24	91.7000	3	2.20082	1.27064

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1			
mordantP6 & unmordantP6	3	-.332	.785
Pair 2			
mordantP12 & unmordantP12	3	-.966	.167
Pair 3			
mordantP24 & unmordantP24	3	.974	.147

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## Paired Samples Test

	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
				Lower	Upper				
Pair 1 mordantP6 - unmordantP6	4.2100 0	.89269	.51540	-6.42757	-1.99243	-8.168	2	.015	
Pair 2 mordantP12 - unmordantP12	5.3200 0	1.17818	.68022	-8.24675	-2.39325	-7.821	2	.016	
Pair 3 mordantP24 - unmordantP24	3.3466 7	1.99480	1.15170	-8.30203	1.60870	-2.906	2	.101	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข-4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของฤทธิ์ยับยั้ง *Staphylococcus aureus* บนผ้าฝ้ายที่ย้อมสีด้วยสารสกัดจากใบทุกงว้างที่ผ่านการมอร์แดนท์ และไม่ผ่านการมอร์แดนท์ที่ระยะเวลาต่างๆ

#### T-Test

[DataSet0]

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 mordantS6 unmordantS6	73.3200 77.5533	3 3	.59506 .30006	.34356 .17324
Pair 2 mordantS12 unmordantS12	74.9867 80.6600	3 3	1.16573 .28160	.67304 .16258
Pair 3 mordantS24 unmordantS24	89.8467 90.1233	3 3	.23459 .13013	.13544 .07513

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 mordantS6 & unmordantS6	3	-.999	.022
Pair 2 mordantS12 & unmordantS12	3	-.879	.317
Pair 3 mordantS24 & unmordantS24	3	-.755	.456

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 mordantS6 - unmordantS6	- 4.23333	.89500	.51673	-6.45665	-2.01002	-8.193	2	.015
Pair 2 mordantS12 - unmordantS12	- 5.67333	1.41952	.81956	-9.19961	-2.14705	-6.922	2	.020
Pair 3 mordantS24 - unmordantS24	-27667	.34356	.19835	-1.13012	.57678	-1.395	2	.298

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข-5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของฤทธิ์ยับยั้ง *Escherichia coli* บนผ้าฝ้ายที่ย้อมสีด้วยสารสกัดจากใบทุกวางที่ผ่านการมอร์แดนต์และไม่ผ่านการมอร์แดนต์ที่ระยะเวลาต่างๆ

T-Test

[DataSet0]

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 mordantE6	71.3033	3	1.47846	.85359
unmordantE6	73.5000	3	.29816	.17214
Pair 2 mordantE12	76.2867	3	.24007	.13860
unmordantE12	79.5067	3	.35346	.20407
Pair 3 mordantE24	89.8800	3	.12000	.06928
unmordantE24	91.0700	3	.17059	.09849

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 mordantE6 & unmordantE6	3	-.954	.193
Pair 2 mordantE12 & unmordantE12	3	.570	.614
Pair 3 mordantE24 & unmordantE24	3	-.703	.503

## Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 mordantE12 - unmordantE12	-2.19667	1.76529	1.01919	-6.58188	2.18855	-2.155	2	.164
Pair 2 mordantE24 - unmordantE24	-3.22000	.29309	.16921	-3.94807	-2.49193	-19.029	2	.003
Pair 3 mordantE6 - unmordantE6	-1.19000	.26889	.15524	-1.85795	-.52205	-7.665	2	.017

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข-6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของผลของการชักต่อคุณสมบัติในการยับยั้ง *Pseudomonas aeruginosa* ของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบทุกวางที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง

#### T-Test

[DataSet0]

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1				
ชักP6	50.0133	3	1.14006	.65821
ไม่ชักP6	71.9733	3	.81132	.46841
Pair 2				
ชักP12	57.5767	3	1.13377	.65458
ไม่ชักP12	78.2433	3	.80637	.46556
Pair 3				
ชักP24	70.9900	3	.83162	.48014
ไม่ชักP24	88.3533	3	.21221	.12252

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1			
ชักP6 & ไม่ชักP6	3	.596	.594
Pair 2			
ชักP12 & ไม่ชักP12	3	.497	.669
Pair 3			
ชักP24 & ไม่ชักP24	3	.948	.206

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 ชักP6 - ไม่ชักP6	- 21.96000	.92504	.53407	-24.25793	-19.66207	-41.118	2	.001
Pair 2 ชักP12 - ไม่ชักP12	- 20.66667	1.01323	.58499	-23.18367	-18.14967	-35.328	2	.001
Pair 3 ชักP24 - ไม่ชักP24	- 17.36333	.63406	.36608	-18.93843	-15.78824	-47.431	2	.000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข-7 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของผลของการซักทำความสะอาดพื้นที่ในการยับยั้ง *Staphylococcus aureus* ของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบหูกวางที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง

### T-Test

[DataSet0]

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1				
ซักS6	51.1267	3	1.13509	.65535
ไม่ซักS6	73.3200	3	.59506	.34356
Pair 2				
ซักS12	59.4567	3	.19502	.11260
ไม่ซักS12	74.9867	3	1.16573	.67304
Pair 3				
ซักS24	73.6800	3	.42297	.24420
ไม่ซักS24	89.8467	3	.23459	.13544

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1	3	-1.000	.001
Pair 2	3	-.957	.188
Pair 3	3	.872	.326

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## Paired Samples Test

	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		Upper			
				Lower	Upper				
Pair 1 ชักS6 - ไม่ชักS6	-	1.73015	.99890	-26.49127	-17.89539	-22.218	2	.002	
Pair 2 ชักS12 - ไม่ชักS12	-	1.35348	.78143	-18.89222	-12.16778	-19.874	2	.003	
Pair 3 ชักS24 - ไม่ชักS24	-	.24685	.14252	-16.77987	-15.55347	113.437	2	.000	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข-8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของผลของการชักต่อกุลผสมบัตินในการยับยั้ง *Escherichia coli* ของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบทุกลางที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง

T-Test

[DataSet0]

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1				
ชักE6	50.3867	3	.66973	.38667
ไม่ชักE6	71.1367	3	1.24933	.72130
Pair 2				
ชักE12	57.1000	3	.61587	.35557
ไม่ชักE12	76.2967	3	.25716	.14847
Pair 3				
ชักE24	72.2600	3	.92677	.53507
ไม่ชักE24	89.8800	3	.12000	.06928

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1			
ชักE6 & ไม่ชักE6	3	.751	.459
Pair 2			
ชักE12 & ไม่ชักE12	3	.995	.063
Pair 3			
ชักE24 & ไม่ชักE24	3	-.356	.768

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## Paired Samples Test

	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		Upper			
				Lower	Upper				
Pair 1 ชักE6 - ไม่ชักE6	-20.75000	.86758	.50090	-22.90520	-18.59480	-41.426	2	.001	
Pair 2 ชักE12 - ไม่ชักE12	-19.19667	.36088	.20835	-20.09314	-18.30019	-92.135	2	.000	
Pair 3 ชักE24 - ไม่ชักE24	-17.62000	.97596	.56347	-20.04442	-15.19558	-31.270	2	.001	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ช-9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของค่าสี่ของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบทุกวางที่ไม่ผ่านการซักและหลังผ่านการซัก

T-Test

[DataSet0]

**Paired Samples Statistics**

Pair	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	67.16	3	.235	.135
	64.62	3	.166	.096
Pair 2	2.79	3	.059	.034
	4.82	3	.035	.020
Pair 3	19.64	3	.082	.047
	26.52	3	.154	.089

**Paired Samples Correlations**

Pair	N	Correlation	Sig.
Pair 1	3	.949	.204
Pair 2	3	.907	.277
Pair 3	3	.083	.947

## Paired Samples Test

	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		Upper			
				Lower	Upper				
Pair 1 L ก่อน - L หลัง	2.533	.093	.054	2.303	2.764	47.224	2	.000	
Pair 2 a ก่อน - a หลัง	-2.023	.031	.018	-2.099	-1.947	-114.712	2	.000	
Pair 3 b ก่อน - b หลัง	-6.880	.168	.097	-7.298	-6.462	-70.836	2	.000	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้