


คุณสมบัติของวัสดุอัดแน่นเทียบเท่ากับชั้นรองพื้นทางของลาเท็กซ์และทราย

Properties of Compact Materials, Latex and Sand, as

Subbase of Road



ปริญญาานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของวัสดุอัดแน่นเทียบเท่ากับชั้นรองพื้นทางของลาเท็กซ์และทราย

Properties of Compact Materials, Latex and Sand, as  
Subbase of Road



นายชนม์พัฒน์ โอปณะโสภิต

นายพัทธพล สุขศรี

นายอภิณัฐ ปฐมไพบุลย์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# Properties of Compact Materials, Latex and Sand, as Subbase of Road



A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF  
THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF  
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ACADEMIC YEAR 2018

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ใบรับรองโครงการพิเศษ

หัวข้อโครงการพิเศษ คุณสมบัติของวัสดุอัดแน่นเทียบเท่ากับชั้นรองพื้นทางของลาเท็กซ์และทราย

นักศึกษา นายชนม์พัฒน์ โอปณะโสภิต รหัสนักศึกษา 58010235

นายพัทธพล สุขศรี รหัสนักศึกษา 58010865

นายอภิณัฐ ปฐมไพบุลย์ รหัสนักศึกษา 58011407

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ อุบะ ศิริแก้ว

คณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ	ลายมือชื่อ
ผศ.ดร. ธนาคล คงสมบูรณ์	
ดร.ศลิษา ไชยพุทธ	
ดร.ประทีป หลือประเสริฐ	
ดร. วิรุฬห์ คำชุม	
อาจารย์ อุบะ ศิริแก้ว	

ภาควิชาวิศวกรรมโยธารับรองแล้ว



(ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่.....

## คุณสมบัติของวัสดุอัดแน่นเทียบเท่ากับชั้นรองพื้นทางของลาเท็กซ์และทราย

นายชนม์พัฒน์ โอปณะโสภิต รหัสนักศึกษา 58010235

นายพัทธพล สุขศรี รหัสนักศึกษา 58010865

นายอภิณัฐ ปฐมไพบุลย์ รหัสนักศึกษา 58011407

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สมเกียรติ ขวัญพุกษ์

ปีการศึกษา 2561

### บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสารที่มาเพิ่มกำลังของดินที่มีคุณสมบัติรับกำลังได้น้อย ไม่เหมาะสมต่อการสร้างถนน เพื่อมาแทนวิธีเพิ่มกำลังดินทรายโดยใช้ปูนซีเมนต์หรือนำวัสดุหินคลุกจากพื้นที่อื่นมาแทน ซึ่งการเพิ่มกำลังแรงรับนี้ สามารถลดต้นทุนในการสร้างถนนและปริมาณดิน สารที่ใช้ในการเพิ่มกำลังรับแรงที่เลือกมาคือ Latex เพราะว่ามีคุณสมบัติในการยึดเหนี่ยวที่ดี โดยนำมาปรับปรุงคุณสมบัติของดินที่ไม่เหมาะสมต่อการสร้างถนน ชนิด SP-SM โดยทำการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนามตามคุณสมบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ Grain Size Analysis , Compaction Test , C.B.R. Test , Field C.B.R. Test และ Field Density Test (Sand Cone) ซึ่งผลการทดลองทั้งหมดนี้สามารถบอกได้ว่า Latex สามารถเพิ่มกำลังรับแรงอัดของดิน พร้อมลดปริมาตรดินในการสร้างถนนได้

# Properties of Compact Materials, Latex and Sand, as Subbase of Road

Mr.Chonnapat Opanasopit Student ID. 58010235

Mr.Pattapon Suksri Student ID. 58010865

Mr.Apinat Pathompaibun Student ID. 58011407

Advisor: Asst. Prof. Somkiat Khwanpruk

Academic Year 2018

## Abstract

This special project aims to investigate the suitable quantity of an additive mixture for improve low strenght soil which cannot constructed the roads. Then the additive mixture can be used for reduce cost and develop the soil strength. Latex was selected as additive mixture due to the good bonding property. SP-SM and latex were mixed and tested the soil properties along with the engineering standard i.e. grain size analysis, compaction test, California Bearing Ratio. Test , Field California Bearing Ratio. Test and Field Density Test (Sand Cone Method). The results can be concluded that Latex can improve the compressive strenght and reduce the soil volumn for road construction.

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาโทฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก คณะอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ คอยให้คำปรึกษาให้ความสะดวกในการทำปริญญาโทและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงาน

ขอขอบพระคุณ คุณธีรเดช คำวิไล ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือ และคอยแนะนำการใช้เครื่องมือในการทดลอง

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่อนุเคราะห์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่กรุณาให้คำแนะนำและช่วยเหลือประสานงานให้สำเร็จด้วยดี

ขอขอบพระคุณบิดามารดาที่สนับสนุนและให้กำลังใจจนงานวิจัยสำเร็จด้วยดีคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด และเป็นกำลังใจสำคัญ ที่ทำให้การศึกษาระดับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

นายชนม์พัฒน์ โอปนระโสภิต

นายพัทธพล สุขศรี

นายอภิณัฐ ปฐมไพบุลย์

## สารบัญ

บทที่ 1 .....	1
บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบเขตการศึกษา.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....	2
บทที่2 .....	3
เอกสารที่เกี่ยวข้อง .....	3
2.1 ข้อมูลของวัสดุชั้นทาง .....	3
2.2 การจำแนกดิน (Soil Classification).....	4
2.2.1 การจำแนกดินตามระบบ Unified Soil Classification .....	4
2.2.2 Sieve Analysis.....	6
2.2.3 Atterbergs' limit.....	6
2.3 การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test) .....	7
2.4 CALIFORNIA BEARING RATIO (C.B.R.).....	8
2.5 การทดสอบ Field density test.....	10
2.5.1 Sand Cone Method.....	10
2.6 Unconfined Compression Test .....	10
2.7 Field C.B.R. Test.....	11
2.8 คุณสมบัติของสาร latex .....	12
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	13
2.9.1 การศึกษากำลั้งแบกทานของดินทรายจากผลการทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบาโดยพิจารณาอิทธิพลของมุมปลายกรวยหัวหยั่ง(2014).....	13
2.9.2 การศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานกรมทางหลวงชนบท(2008)...	13
บทที่ 3 .....	14
วิธีการดำเนินการ .....	14
3.1. รูปแบบการวิจัย.....	14
3.2. การรวบรวมข้อมูลทำการรวบรวมข้อมูล.....	15
3.3. ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย.....	15
3.4 การจำแนกดินทำโดย .....	15
3.4.1 วิธีร่อนผ่านตะแกรง (Sieve Analysis).....	15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4.2 การหาพิกัด Atterberg's.....	15
3.5 การหาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมและความหนาแน่นแห้งสูงสุดของทราย.....	17
3.6 การหากำลังรับแรงอัดของดินที่บดอัดจนแน่น .....	18
3.6.1 การทดลองแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked Sample) .....	18
3.7 หาแรงเฉือนแบบไม่ถูกจำกัด.....	19
3.8 หาความหนาแน่นของดินตัวอย่างในแบบจำลองภาคสนาม .....	20
3.8.1 การหาน้ำหนักของทรายในกรวย .....	20
3.8.2 การหาความหนาแน่นของทรายที่ใช้ในการทดสอบ .....	21
3.8.3 การทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนาม .....	21
3.9 ทดสอบ Field C.B.R. test .....	21
3.10 วิธีการแสดงความสัมพันธ์ของผลการศึกษา.....	23
บทที่ 4.....	24
ผลการศึกษา.....	24
4.1 บทนำ.....	24
4.2 ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ .....	24
4.2.1 การทดสอบขนาดคละและชนิดของเม็ดดิน (Grain size and Soil classification).....	24
4.2.2 การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test).....	24
4.2.3 การทดสอบ C.B.R. Test .....	25
4.2.4 การทดสอบ Unconfined compression Test.....	26
4.2.5 การทดสอบ Field C.B.R. Test.....	27
4.2.6 การเปรียบเทียบค่า C.B.R. Test และ Field C.B.R. Test.....	27
บทที่ 5.....	29
สรุปผลการศึกษา.....	29
5.1 สรุปผลการศึกษา .....	29
5.2 ข้อเสนอแนะ .....	29
5.3 ปัญหาและอุปสรรค.....	29
บรรณานุกรม.....	30
ภาคผนวก ก ผลการทดสอบ Soil Classification.....	31
ภาคผนวก ข ผลการทดสอบ Compaction Test.....	34
ภาคผนวก ค ผลการทดสอบ California Bearing Ratio Test.....	40

ภาคผนวก ง ผลการทดสอบ Field California Bearing Ratio Test.....66

ภาคผนวก จ ผลการทดสอบ UNCONFINED COMPRESSTION TEST.....86



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง

หัวข้อ	หน้าที่
ตารางที่ 2.1 การจำแนกประเภทดินโดยระบบ Unified Soil Classification.....	5
ตารางที่ 2.2 การจำแนกประเภทดินเม็ดละเอียด .....	5
ตารางที่ 2.3 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้และข้อกำหนดในการทดลอง Compaction Test.....	8
ตารางที่ 2.4 ค่า standard unit load ความลึกต่างๆ .....	8
ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ของ % CBR และการใช้งาน .....	9
ตารางที่ 3.1 แสดงแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1.....	14
ตารางที่ 3.1 แสดงแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2.....	14
ตารางที่ 4.1 Grain size Analysis.....	24
ตารางที่ 4.2 Average Compaction Test.....	25
ตารางที่ 4.3 ค่าการทดสอบ C.B.R. Test.....	26
ตารางที่ 4.4 ค่าการทดสอบ Unconfined .....	26
ตารางที่ 4.5 ค่า Field C.B.R. Test บนพื้นดินเหนียวและพื้นคอนกรีต .....	27
ตารางที่ 4.6 การศึกษาเปรียบเทียบ latex Styrene acrylic กับ ยางธรรมชาติ.....	28

## สารบัญรูปภาพ

หัวข้อ	หน้าที่
รูปภาพที่ 2.1 ชั้นทาง.....	3
รูปภาพที่ 2.2 การแยกจุดเปลี่ยนสภาพมวลดิน.....	6
รูปภาพที่ 2.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Dry Density กับ Water Content.....	7
รูปภาพที่ 2.4 การทดสอบ Field CBR Test.....	12
รูปภาพที่ 3.1 การผสมดินกับสาร Latex ในการทดสอบ Compaction test.....	18
รูปภาพที่ 3.2 การบดอัดดินในการทดสอบ Compaction test.....	18
รูปภาพที่ 3.3 ผลการทดสอบ C.B.R. ....	19
รูปภาพที่ 3.4 การทดสอบ C.B.R. Test.....	19
รูปภาพที่ 3.5 การนำตัวอย่างดินผสมสาร Latex ออกจากแม่แบบในการทดสอบ Unconfined .....	20
รูปภาพที่ 3.6 ผลการทดสอบ Unconfined Test.....	20
รูปภาพที่ 3.7 การผสมดินเข้ากับสาร Latex ในการทดสอบ Field C.B.R.....	22
รูปภาพที่ 3.8 การติดตั้งอุปกรณ์ ในการทดสอบ Field C.B.R.....	22
รูปภาพที่ 3.9 ผลการทดสอบ Field C.B.R. Test.....	22
รูปภาพที่ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ ดินธรรมดา Dry Density กับ Water Content.....	25
รูปภาพที่ 4.2 การเปรียบเทียบค่า C.B.R. Test และ Field C.B.R. Test (Sand Origin).....	27
รูปภาพที่ 4.3 การเปรียบเทียบค่า C.B.R. Test และ Field C.B.R. Test (Sand mix Latex 5%) .....	28

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมา

ปัจจุบันปริมาณผู้ใช้ถนนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ถนนเพิ่มขึ้นตามในขณะที่ปริมาณถนนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และในบางพื้นที่ยังไม่มีerkก่อสร้างถนน ทำให้การคมนาคมไม่สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ดังกล่าวเข้าด้วยกันได้ เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางและขนส่ง ซึ่งในการก่อสร้างถนนจำเป็นต้องคำนึงถึงความแข็งแรง ความเหมาะสม การประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง

ในที่นี้จึงได้มีการนำสารเคมี Latex เข้ามาปรับปรุงคุณสมบัติของชั้นดินและวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับวัสดุชั้นดิน เพื่อลดต้นทุนและปริมาณดินในการก่อสร้างถนน

### 1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นในมวลดิน (Moisture Content) ที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้เกิดความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) เพื่อนำไปใช้ในการบดอัดถนน

1.2.2 เพื่อศึกษาปริมาณสารที่ผสมเพิ่ม (Latex) ที่เหมาะสมที่สุดที่เพิ่มกำลังรับแรงอัดของดิน โดยวิเคราะห์จาก % C.B.R. ของดินตัวอย่าง

1.2.3 เพื่อศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและความชื้นที่ต่างกันของพื้นรองของดินผสมสาร Latex ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อค่า C.B.R.

### 1.3 ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 การศึกษาโดยใช้แบบจำลองขนาด 300x100x20 เซนติเมตร สำหรับวางบนชั้นดินที่มีค่า C.B.R. มากกว่า 80% และแบบจำลองขนาด 300x100x30 เซนติเมตร สำหรับวางบนชั้นดินที่มีค่า C.B.R. ต่ำกว่า 6 %

1.3.2 ดินตัวอย่างเป็นทรายที่ผ่านการจำแนกดินตามระบบ Unified (Unified Soil Classification System) แล้วพบว่าเป็นดินประเภท Poorly graded sand

1.3.3 ตัวอย่างที่นำมาทดสอบ C.B.R. เป็นแบบ Unsoaked

1.3.4 การทดสอบ Compaction โดยวิธีทดสอบแบบโมดิไฟด์ (Modified Proctor Test)

#### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 เพื่อทราบพฤติกรรมดิน Poorly graded sand ที่ผสมสาร Latex สำหรับเป็นวัสดุทางเลือกในการนำมาใช้กับงานถนน

1.4.2 ทราบความสัมพันธ์ของความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) ปริมาณความชื้น (Moisture Content) และปริมาณสาร Latex ที่เหมาะสมที่ทำให้ค่า C.B.R. ของตัวอย่างดินประเภท Poorly graded sand

1.4.3 สามารถกำหนดส่วนผสมของดินทรายและสาร Latex ได้เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในชั้นทางที่เหมาะสม




## บทที่ 2

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ข้อมูลของวัสดุชั้นทาง

ถนนคอนกรีตโดยทั่วไปจะมีรูปตัดขวาง(Typical Cross Section) ดังแสดงในรูปที่ 2.1 องค์ประกอบต่าง ๆ ของถนนคอนกรีตประกอบด้วย



รูปที่ 2.1 ชั้นทาง (<http://www.theptadadevelopment.com/page.php?id=9>)

#### ผิวทางคอนกรีต (Concrete Slab)

ทำจากคอนกรีตบางที่เรียกว่าพื้นทางคอนกรีต (Concrete Base) เนื่องจากเป็นชั้นทางหลักที่ทำหน้าที่รับแรงกระทำจากยานพาหนะและถ่ายแรงลงสู่ชั้นรองพื้นทางและชั้นดินเดิมต่อไปนอกจากนี้ผิวทางคอนกรีตยังทำหน้าที่ให้คุณภาพการขับขี่และ Skid Resistance อีกด้วย

#### รองพื้นทาง (Subbase)

บางครั้งมีผู้เรียกสับสนว่าเป็นชั้นพื้นทาง (Base) เพราะเป็นชั้นที่สองจากดานบนซึ่งจากที่กล่าวมาแล้วว่าในถนนคอนกรีตนั้นชั้นคอนกรีตจะทำหน้าที่หลักในการถ่ายน้ำหนักลงชั้นดินเดิมจึงทำหน้าที่เป็นชั้นพื้นทางไปในตัวชั้นวัสดุที่อยู่ใต้ ชั้นคอนกรีตจึงเป็นส่วนประกอบของถนนคอนกรีตส่วนหนึ่งการเพิ่มความหนาของชั้นรองพื้นทางเพื่อเพิ่มกำลังของถนนคอนกรีตจะไม่ค่อยมีผลมากนักอย่างไรก็ตามชั้นรองพื้นทางของถนนคอนกรีตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- เป็น Working Platform สำหรับเครื่องจักรในการก่อสร้าง
- เพื่อให้การรองรับแผ่นคอนกรีตมีความเรียบ, สม่ำเสมอ
- ลดการแอ่นตัวของแผ่นคอนกรีต
- เพื่อป้องกันการเกิด Pumping บริเวณรอยต่อ

## ชั้นดินเดิม (Subgrade)

คือ ดินเดิมหรือดินคันทาง (Embankment) ปกติแล้วในการออกแบบถนนคอนกรีตความสามารถในการรับน้ำหนักของชั้นดินเดิมจะวัดในรูปของ Modulus of Subgrade Reaction หรือค่า  $k$  ซึ่งได้จากการทดสอบ Plate Bearing Test (ASTM) แต่อาจจะเทียบค่า  $k$  กับค่า C.B.R. ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันมากกว่าก็ได้

## 2.2 การจำแนกดิน (Soil Classification)

การจำแนกดินเป็นการจัดกลุ่มดินที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยแยกตามพฤติกรรมทางด้านวิศวกรรม ในช่วงเริ่มต้นการจำแนกดินจะใช้เฉพาะขนาดของเม็ดดินในการพิจารณาจัดกลุ่ม แต่เมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าการใช้เฉพาะขนาดของเม็ดดินไม่สามารถบอกถึงคุณลักษณะเบื้องต้นอื่น ๆ ของดินได้ในช่วงหลังจึงได้มีการพัฒนาการจำแนกดินโดยนำค่าพิกัดอัตราเทอร์เซอร์กของดินมาพิจารณาร่วมด้วย ในปัจจุบันการจำแนกดินที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบได้แก่การจำแนกดินตามระบบ AASHTO และ ระบบ Unified โดยระบบ AASHTO นิยมใช้จำแนกดินสำหรับงานก่อสร้างถนน ในขณะที่การจำแนกดินตามระบบ Unified จะถูกใช้มากในงานด้านธรณีเทคนิค

### 2.2.1 การจำแนกดินตามระบบ Unified Soil Classification

ระบบนี้นิยมใช้กันมากผู้ที่คิดระบบนี้เป็นคนแรกคือ Arthure Casagrande (1942) ต่อมา U.S. Corps of Engineer ได้นำ มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำมาใช้ในการจำแนกดินในงานสร้างลานบินและ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นนำเอาการจำแนกดินระบบนี้ไปแก้ไขเพิ่มเติม และตั้งเป็นระบบใหม่อีกหลายระบบในประเทศต่าง

ใช้อักษรย่อ 2 ตัว ทำให้จดจำง่าย และมีความหมายในตัวเอง เช่น G = Gravel (กรวด), S = Sand (ทราย), M = Silt (ดินทราย), C = Clay (ดินเหนียว), W = Well Graded (เม็ดคละ), P = Poorly Grade (เม็ดไม่คละ), H = High Liquid Limit (L.L. มีค่าสูง), L = Low Liquid Limit (L.L. มีค่าต่ำ) หรือ O = Organic (ดินมีอินทรีย์สารปนมาก)

ขั้นตอนในการจำแนกทำได้ดังนี้

1. แบ่งตามลักษณะขนาดเม็ดดิน เป็นพวกเม็ดหยาบได้แก่ กรวด (Gravel) และทราย (Sand) และพวกเม็ดละเอียด ได้แก่ ดินเหนียว (Clay) และดินทราย (Silt)
2. แบ่งย่อยตามลักษณะการกระจายของเม็ด สำหรับพวกเม็ดหยาบเป็นพวกที่เม็ดคละหลายขนาด (Well Graded) และเม็ดไม่คละ เนื่องจากมีเม็ดขนาดเดียวกันมากหรือขนาดเม็ดขาดช่วง (Poorly Grade)
3. แบ่งย่อยตามค่า Atterberg's Limits สำหรับพวกเม็ดละเอียด เรียกว่า Plasticity เช่น พวกมีค่า L.L. และ P.I. สูงเรียกว่า High Liquid Limit เป็นต้น เมื่อถึงขั้นสุดท้าย จะมีอักษรย่อแทน 2 ตัว (ในกรณีถ้ากึ่งใช้ 4 ตัว) เช่น CH, GW, SP หรือ GM-GC, ML-CL

ตารางที่ 2.1 การจำแนกประเภทดินโดยระบบ Unified Soil Classification

(<http://krumanit.cmtc.ac.th/main/images/stories/6.pdf>)

การจำแนกประเภททั่วไป			สัญลักษณ์กลุ่ม	ชื่อกลุ่มดิน	เกณฑ์การจำแนกประเภท
ดินร่วนถึงดินเหนียว หาคะระแกรนเบอร์ 200 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50%	กรวด	หาคะระแกรนเบอร์ 4 มากกว่าหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของส่วนที่ขึ้นยึดเหนี่ยว	GW	กรวดมีขนาดละเอียดกว่า กรวดผสมทรายมีเม็ดละเอียดปนบ้าง หรือไม่มีเลย	การจำแนกประเภทของดินโดยวิธีเปอร์เซ็นต์ดินร่วนละเอียด หาคะระแกรนเบอร์ 200 น้อยกว่า 5% : GW, GP, SW, SM, SP หาคะระแกรนเบอร์ 200 มากกว่า 5% : GM, GC, SM, SC หาคะระแกรนเบอร์ 200 ระหว่าง 5%-12% : ความถี่ของเม็ดใช้สัญลักษณ์ 4 ตัว
			GP	กรวดมีขนาดละเอียดกว่า กรวดผสมทรายมีเม็ดละเอียดปนบ้าง หรือไม่มี	
		GM	กรวดมีตะกอนทรายปน กรวด-ทราย-ตะกอนทรายผสมกัน		
		GC	กรวดมีดินเหนียวปน กรวด-ทราย-ดินเหนียวผสมกัน		
	ทราย	หาคะระแกรนเบอร์ 4 มากกว่าหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของส่วนที่ขึ้นยึดเหนี่ยว	SW	ทรายมีขนาดละเอียดกว่า ทรายปนกรวดมีเม็ดละเอียดปนบ้าง หรือไม่มี	$C_u$ มากกว่า 4 $C_c$ อยู่ระหว่าง 1-3 ไม่เข้าเกณฑ์ประเภท GW
			SP	ทรายมีขนาดละเอียดกว่า ทรายปนกรวดมีเม็ดละเอียดปนบ้าง หรือไม่มี	Atterberg limits อยู่เหนือ เส้น A หรือ $P.I. < 4$ Atterberg limits อยู่เหนือ เส้น A หรือ $P.I. > 7$ ความถี่ของเม็ดใช้สัญลักษณ์ 4 ตัว
		ทรายมีเม็ดละเอียดปน	SM	ทรายมีขนาดละเอียดกว่า ทราย-ตะกอนทรายผสมกัน	$C_u$ มากกว่า 6 $C_c$ อยู่ระหว่าง 1-3 ไม่เข้าเกณฑ์ประเภท SW
				ทรายมีขนาดละเอียดกว่า ทราย-ตะกอนทรายผสมกัน	Atterberg limits อยู่เหนือ เส้น A หรือ $P.I. < 4$ ความถี่ของเม็ดใช้สัญลักษณ์ 4 ตัว

ตารางที่ 2.2 การจำแนกประเภทดินเม็ดละเอียด (<http://krumanit.cmtc.ac.th/main/images/stories/6.pdf>)

การจำแนกประเภททั่วไป			สัญลักษณ์กลุ่ม	ชื่อกลุ่มดิน	เกณฑ์การจำแนกประเภท		
ดินเหนียวถึงละเอียด หาคะระแกรนเบอร์ 200 มากกว่า 50%	ตะกอนทรายและดินเหนียว L.L. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50	ML	ตะกอนทรายอินทรีย์และทรายละเอียด มาก หนักปานกลาง หรือละเอียดปนตะกอนทราย หรือดินเหนียวมีความเหนียวเล็กน้อย				
		CL	ตะกอนทรายอินทรีย์มีความเหนียวตั้งแต่ถึงปานกลาง ดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวเหนียวปานกลาง				
		OL	ตะกอนทรายอินทรีย์และดินเหนียวปน ตะกอนทรายอินทรีย์ มีความเหนียวต่ำ				
	ตะกอนทรายและดินเหนียว L.L. มากกว่า 50	MH	ตะกอนทรายอินทรีย์และทรายละเอียด หรือตะกอนทรายปนในกึ่งหรือดินเบา ตะกอนทรายที่ฉีกหยุ่น				
		CH	ดินเหนียวอินทรีย์ที่มีความเหนียวสูง ดิน เหนียวมีความเหนียวสูง				
		OH	ดินเหนียวอินทรีย์ที่มีความเหนียวปานกลาง ถึงสูง ตะกอนทรายอินทรีย์				
		PT	พีต โคลนสีน้ำตาล และดินอินทรีย์สูงอื่นๆ				
						แยกได้โดยวิธีกลั่น การสัมผัสและลักษณะเนื้อ	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2.2 Sieve Analysis

มวลดินหนึ่งคิวบิตฟุตอาจประกอบด้วยเม็ดดินหลายขนาด เช่น 10 ซม. ลงมาจนกระทั่ง 0.0002 ม.ม. ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมวลดินจะขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดดินอย่างมาก เช่น มวลดินที่มีเม็ดใหญ่กว่าตะแกรงเบอร์ 200 ส่วนมากจะไม่มีควมเหนียวหรือแรงยึดเกาะระหว่างเม็ดดิน ซึ่งเรียกว่าดินทราย (Granular Soil) ส่วนดินที่มีส่วนประกอบเป็นเม็ดเล็กมากก็จะเรียกว่าดินเหนียว (Cohesive Soil) นอกจากนั้นขนาดเม็ดดินยังมีอิทธิพลกับความซึมน้ำ (Permeability), การรับแรง (Strength), อัตราการทรุดตัว (Rate of Consolidation) และอื่น ๆ อีกมาก

การหาขนาดและการกระจายของเม็ดดินอาจทำได้ด้วยกันหลายวิธี แต่ที่นิยมปฏิบัติกันแพร่หลาย คือ วิธีร่อนผ่านตะแกรง (Sieve Analysis) ที่มีช่องขนาดต่าง ๆ กัน มักใช้กับดินที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.075 ม.ม. ขึ้นไปวิธีตกตะกอนโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ หรือหลอดดูด (pipette) วัดการตกตะกอนเหมาะสำหรับเม็ดดินขนาด 0.2 ม.ม. ถึง 0.0002 ม.ม. ทั้งสองวิธีดังกล่าวอาจใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์ขนาดของตัวอย่างเดียวกันได้


## 2.2.3 Atterbergs' limit

จุดเปลี่ยนสถานะภาพ หรือ ลิมิตของมวลดิน ถูกเสนอขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ชื่อ A. Atterbergs' โดยมีอยู่ด้วยกัน 5 ลิมิต คือ Cohesion limit, Sticky limit, Shrinkage limit, Plastic limit, และ liquid limit แต่ภายหลังนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านปฐพีกลศาสตร์เพียงสามลิมิตสุดท้ายเท่านั้น

1. Liquid Limit ( $W_L$  หรือ L.L.) คือ ความชื้นในมวลดินขณะที่มวลดินเริ่มเปลี่ยนสภาพจากของเหลว (Viscous Fluid) ไปเป็นสารเหนียวตัวในสถานะภาพพลาสติก (Plastic State) ที่จุด B

2. Plastic Limit ( $W_p$  หรือ P.L.) คือ ความชื้นในมวลดินขณะที่เปลี่ยนสถานะภาพจากพลาสติกเป็นกึ่งของแข็ง (Semi - solid state) ที่จุด C

3. Shrinkage Limit ( $W_{sk}$  หรือ S.L.) คือ ความชื้น ณ. ที่จุด D ซึ่งดินเปลี่ยนจากสภาพกึ่งของแข็งเป็นของแข็ง และจะไม่มีการหดตัวต่อไปอีกแล้ว แต่เมื่อความชื้นยิ่งลดลงไป พองอากาศจะเริ่มแทรกเข้าไปในมวลดิน และทำให้เกิดสถานะไม่อิ่มตัวเกิดขึ้น จนกระทั่งไม่มีความชื้นอยู่เลย ณ. ที่จุด E



รูปที่ 2.2 การแยกจุดเปลี่ยนสภาพมวลดิน ([http://www.gerd.eng.ku.ac.th/Cai/Ch08/ch083\\_theory.htm](http://www.gerd.eng.ku.ac.th/Cai/Ch08/ch083_theory.htm))


ค่าความชื้นในสถานภาพพลาสติกของดิน เราเรียกว่า Plasticity Index (P.L. หรือ Ip) คือผลต่างของ L.L และ P.L มักเป็นตัวแสดงถึงความเหนียวของดินและยังแสดงความไวต่อการเปลี่ยนสถานภาพต่อความชื้นของมวลดินนั้น จึงเป็นค่าที่สำคัญใช้มากในการจำแนกมวลดิน

### 2.3 การทดลองการบดอัดดิน (Compaction Test)

การบดอัดดินคือ การปรับปรุงคุณภาพดินโดยการประยุกต์ใช้พลังงานเชิงกล ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินปริมาณความชื้นที่มีความเหมาะสมที่สุด สำหรับดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่นจะ ปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการบดอัดโดยอาศัยการสั่นสะเทือนและสำหรับดินเม็ดละเอียด สามารถ ทดสอบการบดอัดดินได้ในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีของ Proctor แต่ถ้าเป็นในสนามสามารถเลือกใช้ เครื่องจักรบดอัดชนิดต่างๆกัน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามชนิดของดินจุดประสงค์ของการบดอัดดินก็เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของมวลดิน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หลายข้อ ดังนี้

1. ลดการทรุดตัวของดิน
2. เพิ่มกำลังต้านทานแรงเฉือนของดินและปรับปรุงเสถียรภาพความลาดชัน
3. ปรับปรุงกำลังต้านทานน้ำหนักของพื้นทาง
4. ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาตร เช่น สาเหตุจากการบวมตัวและการหดตัวของดิน
5. ลดการซึมผ่านของน้ำในดิน

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง และค่าความชื้นจากผลการบดอัดในห้องทดลอง การบดอัดในห้องทดลอง โดยทำการบดอัด 4-6 ครั้งครอบคลุมค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด



รูปที่ 2.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Dry Density กับ Water Content  
(<http://krumanit.cmtc.ac.th/main/images/stories/7.pdf>)

ตารางที่ 2.3 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้และข้อกำหนดในการทดลอง Compaction Test

(<http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/4339/2/POKIN>)

วิธีทดสอบ	ขนาดแบบ		น้ำหนัก ก้อนบด อัด กก.	จำนวน ชั้น	ระยะยก ก้อนสูง ซม.	จำนวนการ บดอัด แต่ละชั้น ครั้ง	แบบ โมล
	เส้นผ่า ศูนย์กลาง ซม.	ความ สูง ซม.					
โมล	10.16	11.68	2.5	3	30	25	แบบ 1
มาตรฐาน	15.24	12.70	2.5	3	30	56	แบบ 2
โมลสูงกว่า	10.16	11.68	4.5	5	45	25	แบบ 1
มาตรฐาน	15.24	12.70	4.5	5	45	56	แบบ 2

2.4 CALIFORNIA BEARING RATIO (C.B.R.)

การทดสอบหาค่า C.B.R. เป็นวิธีการทดสอบวัดแรงเฉือน (Shearing resistance) ของดินที่บดอัดจนแน่นดีแล้ว (บดอัดด้วยค่าปริมาณความชื้นที่ OMC: Optimum Moisture Content) โดยใช้ท่อนเหล็กกลมตัน (Piston) ขนาดพื้นที่หน้าตัด 3 in<sup>2</sup> กดลงบนดินตัวอย่างที่ได้เตรียมไว้ ด้วยอัตราการกดประมาณ 0.05 in/min. แล้วนำไปหาอัตราส่วนเปรียบเทียบกับค่า Unit stress มาตรฐานที่ได้จากการทดลองกด Piston ขนาดเดียวกันบนหินคลุก (Crushed stone) ที่บดอัดแน่น ที่ความลึกของการกดอัด (Penetration) เดียวกัน ค่าที่ได้นี้จะเรียกว่า “ค่า % C.B.R.” สามารถหาได้จากสมการที่ 2.1

$$CBR = \frac{\text{Test unit stress}}{\text{Standard unit stress}} \times 100\% \quad (2.1)$$

ค่า Standard unit stress ซึ่งได้จากการทดลองกดท่อนเหล็กกลมตัน (Piston) พื้นที่ 3 in<sup>2</sup> บน หินคลุกมาตรฐานบดอัดแน่นขนาดต่าง ๆ กัน มีค่ามาตรฐานดังนี้

ตารางที่ 2.4 ค่า standard unit load ความลึกต่างๆ(<http://www.denichsoiltest.com/laboratory/cbr-test.html>)

Penetration (in.)	Standard Unit stress (psi)
0.1	1,000
0.2	1,500
0.3	1,900
0.4	2,300
0.5	2,600

ค่า % C.B.R. โดยทั่วไป จะใช้ค่าอัตราส่วนของแรงกดที่ความลึก 0.1 in แต่ถ้าผลการทดสอบออกมาว่า % C.B.R. ของแรงกดที่ความลึก 0.2 in มากกว่าค่าที่ความลึก 0.1 in จะต้องทำการทดสอบ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าค่า % CBR ที่ได้จากแรงกดที่ความลึก 0.2 in ยังมากกว่าที่ 0.1 in อยู่ ก็ ให้ใช้ค่า % C.B.R. ที่การยุบตัว 0.2 in

ค่า % C.B.R. ของดินแต่ละชนิดยังสามารถกำหนดคุณสมบัติของดินอย่างคร่าว ๆ ว่าเหมาะสมจะ ใช้กับงานก่อสร้างถนนในชั้นดินถม ชั้นรองพื้นทาง (Subbase) หรือชั้นพื้นทาง (Base) ดังตาราง ด้านล่าง

ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ของ % C.B.R. และการใช้งาน(<http://www.denichsoiltest.com/laboratory/cbr-test.html>)

% CBR	Rating	Uses	Classification System	
			Unified	AASHTO
0 - 3	Very poor	Subgrade	OH, CH, MH, OL	A5, A6, A7
3 - 7	Poor to fair	Subgrade	OH, CH, MH, OL	A4, A5, A6, A7
7 - 20	Fair	Subbase	OL, CL, ML, SC, SM, SP	A2, A4, A6, A7
20 - 50	Good	Subbase, Base	GM, GC, SW, SM, SP, GP	A1b, A2-5, A3, A2-6
> 50	Excellent	Base	GW, GM	A1a, A2-4, A3

การทดสอบ C.B.R. ทำได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและในสนามจากตัวอย่างดินบดอัดแน่นตามวิธีการ ของ Standard หรือ Modified Proctor โดยดินตัวอย่างที่เตรียมสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติ การจะต้องเตรียม ขึ้นมา 2 ชุด ชุดหนึ่งใช้กดทดสอบหาค่า C.B.R. ทันทีหลังจากเตรียมตัวอย่างเสร็จ (Unsoaked) อีกชุดหนึ่ง จะต้องแช่น้ำไว้ประมาณ 96 ชั่วโมง เพื่อให้ดินอมน้ำจนอิ่มตัว (Soaked) และเพื่อจุดประสงค์การวัดหาอัตรา การบวมตัวของดิน โดยในระหว่างทำการแช่น้ำอยู่ ต้องมีการวางน้ำหนักดินกดทับบนตัวอย่าง (Surcharge) ไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์

หรือเท่ากับน้ำ หนักของพื้นทางและผิวจราจร เหตุผลที่ต้องทำการแช่น้ำตัวอย่างดินก่อนทำการทดสอบการกดอัด คือ ในหน้าฝนระดับน้ำใต้ดินจะสูงจนทำให้ดินที่รองรับถนนอยู่อิ่มตัวและอัตราการบวมตัวของดินที่จะมาใช้ในการก่อสร้างจะเป็นค่าหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม ในการใช้งานของวัสดุนั้น ๆ

## 2.5 การทดสอบ Field density test

การหาความแน่นของดิน คือ การหาน้ำหนักของดินในบริเวณที่บดอัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว หาดด้วย ปริมาตรของหลุมที่ขุดดินออกมา และการที่จะหาปริมาตรของหลุมที่กล่าวนี้ จำเป็นจะต้องวัดหรือใช้วัสดุที่รู้ ความแน่น (density) และความถ่วงจำเพาะแน่นอน แล้วไปแทนที่ในหลุมที่ขุดดินขึ้นมา ซึ่งการทดสอบ ดังกล่าวอาจกระทำได้โดยวิธีใช้ทรายมาตรฐาน (Sand Cone Method) ช่วยในการทดสอบหรือใช้น้ำ (Balloon Density Method) ทั้งสองวิธีนี้ต่างก็อาศัยหลักอันเดียวกัน คือ ชั้นแรกจะต้องขุดดินบริเวณที่จะทำ การทดสอบให้เป็นหลุมเล็ก ๆ และนำดินที่ขุดออกมาทั้งหมดไปชั่งน้ำหนัก หาเปอร์เซ็นต์ความชื้น และหา ปริมาตรของหลุมที่ขุดดินออกมา ดังสมการที่ 2.2

$$\gamma_{wet} = \frac{\text{น้ำหนักของดินชั้นขุดจากหลุมทั้งหมด}}{\text{ปริมาตรของหลุม}} \quad (2.2)$$

2.5.1 Sand Cone Method วิธีนี้อาศัยทรายช่วยในการหาปริมาตรของหลุมโดยทรายที่ใช้คือ ทรายอัดตา วา (Ottawa Sand) ซึ่งขนาดของเม็ดทรายจะมีลักษณะกลมและมีขนาดเท่า ๆ กันหรือจะ ใช้ทรายที่ร่อนผ่าน ตะแกรงเบอร์ 20 ค้างตะแกรงเบอร์ 30 ก็ได้เพื่อที่จะให้ผลของความหนาแน่นที่ เท่ากันโดยตลอด และไม่เกิด การแยกตัวของเม็ดหยาบและเม็ดเล็กขณะทำการทดสอบ

## 2.6 Unconfined Compression Test

ความแข็งแรงหรือกำลังของดินทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือดินไม่มีแรงเหนียวน้ำซึ่งเกิดจากแรง ดึงดูดทางไฟฟ้า-เคมีระหว่างเม็ดดิน แรงเสียดทานซึ่งเกิดจากการขัดตัวระหว่างเม็ดดิน และความฝืดระหว่างผิว ของเม็ดดิน ส่วนการทดสอบแท่งดินชนิดมีแรงเหนียวน้ำโดยไม่มีวัสดุอื่นใด มาห่อหุ้มแท่งดินตัวอย่างให้นำดิน ตัวอย่างมาเข้าเครื่องทดสอบแบบธรรมดา ซึ่งได้ถูกทดสอบมานานแล้ว และต่อมาก็เป็นที่ยอมรับกันว่าการ ที่นำแท่งดินมาทดสอบแบบนี้สามารถที่จะหาความต้านทานแรงเฉือนของดินโดยประมาณได้อย่างรวดเร็ว จาก การเขียน Mohr' s Circle หรือ จากการคำนวณอย่างง่าย ๆ ค่าความต้านทานแรงเฉือนของดินประเภทมีแรง เหนียวน้ำ คือแรงยึดเหนียว ระหว่างเม็ดดินนั่นเอง ซึ่งใช้สัญลักษณ์เป็นตัว (c) ดินจำพวกมีแรงเหนียวน้ำได้แก่ ดินเหนียว เมื่อดิน ได้รับแรงกดจะเกิดความเค้นขึ้นที่ผิวสัมผัสถ้าดินอยู่ในสภาพหลวมจะทำให้ดินจับตัวกันแน่น ลดช่องว่างระหว่างเม็ดดินลงแต่ถ้ามีแรงเพิ่มขึ้นอีกจนกระทั่งไม่มีช่องว่างของเม็ดดินเหลืออยู่หรือแรงกระทำ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้พื้นที่สัมผัสระหว่างเม็ดดินเพิ่มขึ้นไม่ทันก็จะทำให้เกิดแรงค้ำย ขึ้นภายในมวล ดินนั้นดินก้อนอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลทำให้เกิดการเคลื่อนที่จะทำให้มวลดินเกิดการ พับติและระนาบของการ พับติเรียกว่าระนาบการเลื่อนไหล


## 2.7 Field C.B.R. Test

เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกดกับการทรุดตัว โดยให้น้ำหนักกดผ่านแผ่นเหล็กรูปวงกลมตาม ASTM D 1196 – 93 (Re-approved 1997) การบดอัดดินนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างระหว่างมวลหรือทำให้ดินมีความแน่นแล้วยังต้องการให้ดินหรือมวลรวมที่ถูกบดอัดเสถียร(Stable) กล่าวคือ มีกำลังต้านทานน้ำหนักกดทับ เช่น น้ำหนักจากอาคารทั้งหมด น้ำหนักจากยานพาหนะ โดยที่ดินไม่ยุบ หรือทรุดตัว (Settlement) ไม่เกินกว่าเกณฑ์กำหนดตั้งนั้นการทำให้ดินแน่นขึ้น(กรณีดินถมใหม่หรือชั้นทางต่าง ๆ) จึงขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกใช้เครื่องจักรกลบดอัดดินซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานกลสมบัติที่ต้องการ (เช่น ความแน่น) กำลัง หรือประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล ปกติเครื่องจักรกลบดอัดดินแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักตามองค์ประกอบและกลไกในการบดอัด ได้แก่ บดอัดโดยกดทับด้วยน้ำหนัก (Static loading compactor) คืออาศัยน้ำหนักกดทับเพื่อให้ดินหรือวัสดุคัดเลือกอื่นแน่นตัวโดยกระบวนการอัดตัวคายน้ำ (Consolidation) บดอัดโดยกดทับหรือวิ่งผ่านซ้ำ ๆ กันหลายรอบ (Rolling) วิธีนี้ใช้น้ำหนักของเครื่องจักรกลวิ่งกดทับซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ รอบ (Pass) จำนวนรอบของการบดอัดแต่ละชั้นขึ้นอยู่กับความหนาของดินหรือวัสดุคัดเลือกแต่ละชั้น(Lift)และน้ำหนักของเครื่องจักรกล

ความแน่นของดินจึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ชนิด หรือคุณสมบัติทางกายภาพของดินหรือวัสดุคัดเลือก เช่น ขนาดมวลความชื้น (หรือปริมาณน้ำที่แทรกตัวระหว่างมวลดิน) ในสภาพ จริงนอกจากดินหรือมวลรวมจะยุบตัวภายใต้น้ำหนักกดแล้ว ยังอาจยุบตัวเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดิน การเคลื่อนตัวทางด้านข้างของดินบริเวณข้างเคียง เป็นต้น ดังนั้นแม้ดินหรือมวลรวมจะถูกบดอัดโดยวิธีหรือเครื่องจักรกลที่เหมาะสม จนมีความแน่น เพียงพอ(ซึ่งทดสอบความแน่นโดยหาหน่วยน้ำหนัก หรือความหนาแน่น - Density ทั้งความหนาแน่นในห้องปฏิบัติการ หรือในสนาม)แล้วยังต้องทดสอบความแน่นของดินในเชิงใช้งาน คือ การยุบตัวหรือทรุดตัวเมื่อรับน้ำหนักหรือด้านทางแรงกด หลักการทดสอบความแน่นของดิน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกดกับการทรุดตัว คือให้น้ำหนักกดผ่านแผ่นเหล็กรูปวงกลมหลายขนาดที่วางซ้อนและรวมศูนย์กันเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกด(หรือหน่วยแรง)และการทรุดตัว ปกติการทรุดตัวจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มน้ำหนักกดและเมื่อคลายน้ำหนักดินหรือมวลรวมจะคลายตัว(ในทิศทางตรงข้าม) เรียกการคืนตัว อย่างไรก็ตามหากน้ำหนักกดมีค่ามากพอ เมื่อคลายน้ำหนักออกก็จะยังปรากฏค่าทรุดตัวคงค้างหรือค่าทรุดตัวคงเหลือ

นิยามศัพท์เกี่ยวกับการทรุดตัว (Settlement)หรือการจัดในแนวตั้ง

1. Deflection (ค่าการขจัด หรือทรุดตัว) หมายถึงปริมาณการทรุดตัวในแนวตั้งของผิวทดสอบเนื่องจากมีน้ำหนักกระทำบนพื้นผิวนั้น
2. Rebound Deflection (ค่าการคืนตัว) หมายถึงปริมาณการคืนตัวในแนวตั้งของผิว ทดสอบเมื่อมีการนำน้ำหนักกระทำนั้นออกไป
3. Residual Deflection (ค่าการทรุดตัวคงเหลือ) หมายถึง ค่าส่วนต่างระดับของ พื้นผิวทดสอบก่อนมีน้ำหนักกระทำและหลังจากเอาน้ำหนักกระทำนั้นออกไป



รูปที่ 2.4 การทดสอบ Field C.B.R. Test (<https://www.ele.com/Product/field-cbr-test-set-metric> )

## 2.8 คุณสมบัติของสาร latex

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อเลียนแบบยางธรรมชาติ ซึ่งจัดว่าเป็นอิลาสโทเมอร์ หรือวัสดุยืดหยุ่นสังเคราะห์ (artificial elastomer) ชนิดหนึ่งที่มีสมบัติพิเศษคือ สามารถเปลี่ยนรูปร่างภายใต้ความเค้นได้มากกว่าวัสดุชนิดอื่นและสามารถกลับคืนรูปได้เหมือนเดิมโดยไม่เกิดการเสียรูปร่างอย่างถาวร สามารถสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization) ของสารตั้งต้นที่เป็นผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งเรียกว่า “มอนอเมอร์ (monomer)” เพื่อพัฒนาให้ได้สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางเคมีตามต้องการ

สไตรีนอะคริลิก (Styrene acrylic) เป็นสารพอลิเมอร์ซึ่งประกอบไปด้วยการเชื่อมระหว่างมอนอเมอร์ของสไตรีน (C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>) และพอลิเมอร์ของอะคริลิก (CH<sub>2</sub>=CHR) มีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

- ความหนาแน่น 1000-1200 kg/m<sup>3</sup>
- ค่า pH 7-8
- มีสารที่เป็นสถานะของแข็งผสม 56-58% โดยน้ำหนัก
- ความยืดหยุ่นสูงและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ความสามารถในการรับแรงอัด และแรงเฉือนที่มากขึ้น (สามารถรับแรงอัดและแรงเฉือนได้สูงสุด

เมื่อสารแห้งสนิท)

- มีความคงทนสูง ทำให้การเปลี่ยนรูปร่างเกิดขึ้นยาก (เมื่อสารแห้งสนิท)

## 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### 2.9.1 การศึกษากำลั้งแบกทานของดินทรายจากผลการทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบาโดยพิจารณาอิทธิพลของมุมปลายกรวยหัวหยั่ง(2014)

การศึกษากำลั้งแบกทานจากผลกระทบบของระดับน้ำใต้ดินต่อความสามารถรับน้ำหนักแบกทานของดินทรายมีขนาดละเอียดนั้นจะมีค่ากำลั้งแบกทานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดินในสภาพแห้งอยู่ในช่วงร้อยละ 35-40 และในดินทรายปนตะกอนค่ากำลั้งแบกทานของดินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับดินในสภาพแห้งโดยลดลงร้อยละ 70-75และอิทธิพลของระดับน้ำใต้ดินมีผลต่อกำลั้งแบกทานของดินทรายปนตะกอนมีระยะ 0.6 เมตรเหนือระดับน้ำใต้ดิน

### 2.9.2 การศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานกรมทางหลวงชนบท(2008)

การผสมสารเคมีลงในดินเพื่อปรับปรุงดิน ได้แก่ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงปริมาตร การปรับปรุงคุณภาพในการรับน้ำหนักหรือพฤติกรรมของหน่วยแรงและความเครียด ปรับปรุงการไหลซึมของน้ำที่ผ่านดิน และความคงทนต่อการกัดกร่อนของหิน



### บทที่ 3

#### วิธีการดำเนินการ

##### 3.1. รูปแบบการวิจัย

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเสริมกำลังระหว่างแบบจำลองธรรมดา กับแบบจำลองที่เพิ่มสารผสม Latex เข้าไปในแบบจำลอง แสดงแผนการวิจัยดังตารางที่ 1.1 และ ตารางที่ 1.2

ตารางที่ 3.1 แสดงแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1

การดำเนินงาน	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน
การเลือกหัวข้อ	←→			
บทวิจัยที่เกี่ยวข้อง	←→			
การวางแผนงาน	←→			
การปฏิบัติการ				
Soil Classification	←→			
Compaction	←→			
C.B.R. Lab		←→		
Field Density Test			←→	
Analysis & writing	←→			
Preparation for Report			←→	

ตารางที่ 3.2 แสดงแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2

การดำเนินงาน	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน
การปฏิบัติการ				
C.B.R. Lab (Sand mixed with Latex)	←→			
Unconfined Test (Sand mix with Latex)			←→	
Field C.B.R. Test (Sand Origin)		←→		
Field Density Test		←→		
Analysis & writing	←→			
Preparation for Report				←→

3.2. การรวบรวมข้อมูลทำการรวบรวมข้อมูล จากวิทยานิพนธ์ หนังสือ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้ให้ รายละเอียดไว้แล้วในบทก่อนหน้า

### 3.3. ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย

1. ศึกษาและจำแนกขนาดและชนิดของดินตัวอย่างโดยวิธี Sieve Analysisและการตรวจสอบค่าพิกัต Atterberg's
2. ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในปริมาณที่เหมาะสมกับความหนาแน่นสูงสุดเปรียบเทียบระหว่างดินทราย กับ ดินทรายผสม latex โดยวิธี Compaction
3. ศึกษาหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินที่บดอัดจนแน่นเปรียบเทียบระหว่างดินทราย กับ ดินทรายผสม latex โดยวิธี California Bearing Ratio (CBR)
4. ศึกษาหาความหนาแน่นของดินตัวอย่างในแบบจำลองภาคสนามเปรียบเทียบระหว่างดินทราย กับ ดินทรายผสม latex โดยวิธี Field Density Test

### 3.4 การจำแนกดินทำโดย

#### 3.4.1 วิธีร่อนผ่านตะแกรง (Sieve Analysis)

วิธีการทดลอง

- 1) ชั่งตะแกรงขนาดที่ใช้ โดยตาชั่งอ่านได้ถึง 0.1 กรัม โดยตะแกรงชุดหนึ่งไม่ควร เกิน 7 ใบ โดยมีขนาดละเอียดถึงเบอร์ 200 อยู่ด้วยทุกครั้ง
- 2) ในกรณีที่ดินตัวอย่างดินเกาะเป็นก้อนใหญ่ให้ทุบ แยกดินออกเป็นเม็ดอิสระด้วยค้อน ยาง แต่ต้องระวังอย่าให้แรงมากจนเม็ดดินแตก
- 3) นำตัวอย่างดินที่บดขังน้ำหนักแล้วใส่ลงในตะแกรงที่เรียงลำดับจากหยาบไปหา ละเอียด โดยมีฝาปิดด้านบนและมีถาด (pan) รองด้านล่าง รวมเป็นถาดของตะแกรงนำไปเข้าเครื่อง เขย่า (sieve shaker) เขย่านานอย่างน้อย 10 นาที

วิธีการคำนวณ

- 1) คำนวณ เปอร์เซนต์ของดินที่ค้างบนตะแกรง

เปอร์เซนต์ของดินที่ค้างบนตะแกรง = น้ำหนักดินที่ค้างบนแต่ละตะแกรงหารน้ำหนักดินทั้งหมด X 100%

- 2) เปอร์เซนต์การค้างสะสม = ผลบวกสะสมของเปอร์เซนต์ของดินที่ค้างบนตะแกรงที่ หยาบกว่า

- 3) เปอร์เซนต์ของดินที่ผ่านตะแกรง (% finer) = 100 - เปอร์เซนต์ค้างสะสม

#### 3.4.2 การหาพิกัต Atterberg's

-Liquid limit

1. ร่อนตัวอย่างดินแห้งผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ประมาณ 200 กรัม (ถ้าเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียด เช่น ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯสามารถใช้ดินในสภาพธรรมชาติได้ อาจใช้ตัวอย่างดินแบ่งดินดังกล่าวประมาณ 50 กรัม ไว้ทำ Shrinkage limit ส่วนที่เหลือใช้ทดสอบ Liquid Limit และ Plastic Limit

2. ตัวอย่างดินมาผสมน้ำโดยให้น้ำเข้าไปในเนื้อดินอย่างทั่วถึงในบางกรณีอาจจะต้องแช่ดินที่ผสมดังกล่าวทิ้งไว้ 1 คืน ใช้มีดปาด (Spatula) ตักดินปาดลงบนถ้วยทองเหลือง (Casaerade Cup) โดยความหนาของดินตรงกลางประมาณ 1 ซม. แล้วบากโดยเครื่องมือบาก (Grooving Tool) ให้เป็นร่องตรงกลาง

3. เคาะถ้วยทองเหลืองด้วยความเร็วสม่ำเสมอ 2 ครั้งต่อวินาที จนกระทั่งดินตอนล่างของรอยบากเคลื่อนเข้าบรรจบกัน 1 ซม. ดังรูป แล้วจดบันทึกจำนวนครั้งของการเคาะไว้

4. ปาดแต่งดินอีกครั้ง ทำรอยบากแล้วเคาะซ้ำ ถ้าจำนวนการเคาะเท่ากันหรือห่างกันไม่เกิน 2 ครั้งให้ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจำนวนการเคาะ (N) ที่ถูกต้อง นำดินบริเวณรอยบากไปหาปริมาณความชื้น (การเคาะครั้งแรกจำนวนครั้งควรประมาณ 40 - 50 ครั้ง ถ้ามากกว่าให้เพิ่มน้ำอีก แต่ถ้าน้อยกว่ามากให้ทำให้แห้งลง)

5. ผสมน้ำในดินแล้วทำตามข้อ 3 และ 4 โดยให้มีจำนวนครั้งของการเคาะน้อยลงประมาณ 10 ครั้ง แล้วนำดินไปหาความชื้น ทำเช่นนี้จนได้จำนวนครั้งของการเคาะอย่างน้อย 4 ค่า (จำนวนการเคาะครั้งสุดท้ายควรอยู่ราว 5 ถึง 10 ครั้ง)

6. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการเคาะ (N) และความชื้นโดยให้จำนวนการเคาะอยู่ในรูปของ log scale ดังรูป

7. ความสัมพันธ์ดังกล่าวควรจะเป็นเส้นตรง ค่าความชื้นที่จำนวนการเคาะ 25 ครั้ง เรียกว่า "Liquid Limit" ( $W_L$  หรือ  $L_L$ )

#### -Plastic limit

1. นำดินที่เหลือจากการทดลอง Liquid Limit มาผึ่งให้หมาดๆ แล้วนำมาปั้นคลึงเป็นแท่งยาวขนาดประมาณ 1 ซม. แล้วค่อย ๆ คลึงให้ดินเล็กลงจนมีขนาดเท่ากับ 1 หุน ( $1/8$  นิ้ว) แล้วคลึงต่อไปเรื่อยๆ โดยพยายามรักษาขนาดดังกล่าวจนดินเริ่มแตกปริออก ดังแสดงในรูป

2. เมื่อดินเริ่มแตก นำดินไปอบหาความชื้น ความชื้นดังกล่าวเรียกว่า Plastic Limit ( $W_p$  หรือ PL)

#### -Shrinkage limit

1. นำตัวอย่างดินมาผสมน้ำ ใช้มีดปาด (Spatula) รวมผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีความเหลวมากกว่า เมื่อครั้งทำ Liquid Limit

2. ชั่งถ้วยเหล็กสำหรับหา Shrinkage แล้วหาจระบีหรือสารหล่อลื่นภายในบาง ๆ เพื่อไม่ให้ดินติดขณะแห้ง

3. ตักดินใส่ในถ้วยประมาณหนึ่งในสาม แล้วเคาะลงกับพื้นโต๊ะ เพื่อไล่ฟองอากาศในมวลดินจนหมด แล้วเติมดินชั้นที่ 2 และ 3 โดยมีการเคาะไล่ฟองอากาศเหมือนชั้นแรก

4. ใช้มีดปาดแต่งผิวหน้าให้เรียบเสมอขอบถ้วยเหล็ก เช็ดเศษดินที่เปื้อนอยู่ภายนอกถ้วยออกให้หมดแล้วนำไปชั่งน้ำหนัก

5. ปล่อยดินในถ้วยเหล็กให้แห้งตามธรรมชาติโดยตากไว้ในห้องทดลอง 24 ชม. แล้วจึงนำเข้าเตาอบจนแห้งสนิท จึงชั่งน้ำหนักอีกครั้ง สังเกตว่า มวลดินจะลดลงเล็กกว่าเดิม และเป็นก้อนเดียว (ถ้านำตัวอย่างดินเข้าเตาอบเร็วเกินไป ดินจะแตกเป็นหลายก้อน ยากต่อการหาปริมาตรภายหลัง)

6. นำก้อนดินที่อบแห้งแล้วมาหาปริมาตรโดยแทนที่ปรอท ซึ่งถ้วยซึ่งมีปรอทเต็ม (ใช้แผ่นพลาสติกกดไล่ปรอทให้เสมอขอบ)

### 3.5 การหาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมและความหนาแน่นแห้งสูงสุดของทราย

สามารถหาได้โดยการทำการทดสอบ(Compaction Test)

ขั้นตอนการทดลอง

(1) นำตัวอย่างดินที่ได้จัดเตรียมไว้มาเทลงในภาตผสมดินใช้ค้อนยางทุบดินที่เกาะอยู่ออกจากกัน ถ้าตัวอย่างเป็นดินเหนียว ผึ่งให้แห้งแล้วทุบให้ละเอียดหรืออาจใช้เครื่องบดร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 หน้าประมาณ 3 – 5 กิโลกรัม

(2) วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, ความสูงของโมลเพื่อหาปริมาตรของดินในโมลจากนั้นประกอบโมลและแผ่นฐานพร้อมชั่งน้ำหนัก(ไม่ต้องชั่งปลอกสวม)

(3) นำตัวอย่างดินที่เตรียมไว้อย่างน้อย 3 กิโลกรัมสำหรับทดสอบแบบมาตรฐานและ 5 กิโลกรัมสำหรับการทดสอบแบบสูงกว่ามาตรฐาน โดยเริ่มผสมน้ำให้มีความชื้น ตามค่าที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน

(4) ตักดินใส่โมลที่ประกอบไว้แล้ว โดยประมาณให้ความสูงในแต่ละชั้นเท่าๆกันโดยมีจำนวน 3 ชั้นสำหรับโมลแบบมาตรฐานและ 5 ชั้นสำหรับโมลแบบสูงกว่ามาตรฐานเมื่อบดอัดครบจำนวนชั้นแล้วให้ดินพื้นขอบโมลขึ้นไปประมาณ 1 - 2 ซม

(5) ใช้ค้อนหนัก 5.5 ปอนด์สำหรับบดอัดแบบมาตรฐานและ 10 ปอนด์สำหรับบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานบดอัดดินในโมลแต่ละชั้นให้ทั่วทั้งโมลให้บดอัดชั้นละ 25 ครั้งสำหรับโมลขนาด 4 นิ้ว. และ 56 ครั้งสำหรับโมลขนาด 6 นิ้ว

(6) เมื่อตอกกระทุ้งบดอัดครบจำนวนครั้งแล้วถอดปลอกสวมของโมลออกใช้บรรทัดเหล็กปาดดินส่วนที่สูงเกินปากโมลออกและถอดแต่งผิวดินให้เรียบเสมอปากโมลใช้แปรงปัดทำความสะอาดดินที่ค้างอยู่นอกโมลแล้วถอดแผ่นฐานออกนำไปชั่งหาน้ำหนักดินในโมลให้ได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม

(7) ดันแท่งตัวอย่างดินออกจากโมลแล้วผ่ากลางตามแนวตั้ง เก็บดินตัวอย่างตามแนวผ่าอย่างน้อย 100 กรัม แล้วนำไปชั่งน้ำหนักและนำเข้าในเตาอบเพื่อคำนวณหาปริมาณความชื้น ต่อไป

(8) ใช้ค้อนยางทุบก้อนดินที่เหลือให้แตกออกจนร่วน แล้วผสมน้ำเพิ่มอีก 2 - 3 % คลุกเคล้ากันให้ทั่วสม่ำเสมอแล้วทำการทดลองซ้ำตามข้อ 4 ถึง 7 จนกระทั่งน้ำหนักดินในโมลที่ ชั่งได้ครั้งสุดท้ายลดลงและอย่างน้อยควรจะเปลี่ยนหรือเพิ่มปริมาณน้ำถึง 5 ครั้ง

(9) หาค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด และค่าปริมาณน้ำสูงสุดที่ทำให้ดินแน่นที่สุด จากการ เขียนกราฟระหว่าง Maximum Dry Density (แกน y) และ Optimum Water Content (แกน x)



รูปที่ 3.1 รูปการผสมดินกับสาร Latex ในการทดสอบ  
Compaction test



รูปที่ 3.2 รูปการบดอัดดินในการทดสอบ  
Compaction test

### 3.6 การหาค่ารับแรงอัดของดินที่บดอัดจนแน่น สามารถหาได้โดยการทำการทดสอบ C.B.R. ขั้นตอนการทดลอง

#### 3.6.1 การทดลองแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked Sample)

1. ชั่งน้ำหนักของโมลแล้วยึดโมลกับแผ่นฐานรองให้แน่นพอสมควร และนำ Spacer Disc มาใส่ลงในโมลหมุนเอาหัวออกนอกเอากระดาษกรองมารองบน Spacer Disc เพื่อป้องกันตัวอย่างทดสอบติดกับ Spacer Disc พร้อมประกอบปลอกสวมให้ เรียบร้อย

2. ทำการบดอัดตามมาตรฐาน ASTM D1140 – 54 โดยใช้ค้อนบดอัดขนาด 2.5 กก. ระยะตก 12 นิ้ว ทำการบดอัดจำนวน 3 ชั้น ชั้นละ 56 ครั้ง หรือ D 1557 – 00 ใช้ค้อนบดอัดขนาด 4.54 กก. ระยะตก 18 นิ้ว ทำการบดอัดจำนวน 3 ชั้น ชั้นละ 56 ครั้ง

3. หลังจากบดอัดจนครบจำนวนชั้นและจำนวนครั้งแล้วถอดปลอกสวมออก ใช้มีดเหล็กสำหรับปาดดินปาดดินส่วนที่สูงเกินขอบโมลพร้อมกับซ่อมตกแต่งผิวบนของ ดินตัวอย่างให้เรียบเสมอกับปากโมล(ในกรณีที่ผิวหน้าไม่เรียบโดยเกิดจากการปาด ด้วยเหล็ก)

4. ถอดแผ่นฐานรอง และ Spacer Disc ออกนำโมลและดินไปชั่งหาน้ำหนักเพื่อจะนำไปหาความหนาแน่นดินเปียก

5. นำตัวอย่างทดสอบที่เตรียมไว้ตามขั้นตอนที่ 2 มาทดสอบโดยการวางแผ่นน้ำหนักที่มีน้ำหนักใกล้เคียงหรือเท่ากับน้ำหนักของวัสดุที่กดลงบนชั้นพื้นดินจริงแต่จะต้องไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ (4.54 กก.) ให้กดทับลงบนผิวหน้าของตัวอย่างทดสอบแล้วให้นำไปวางในเครื่องทดสอบแรงกด


6. ปรับแท่งกดโดยให้ผ่านรูตรงกลางของแผ่นน้ำหนักและให้แท่งกดสัมผัสกับผิวหน้าของตัวอย่างทดสอบพอดีโดยค่อยๆ ปรับและคอยสังเกตเข็มมาตรวัด เริ่มจะหมุนเคลื่อนที่จึงหยุดปรับจากนั้นทำการติดตั้งวงแหวนวัดแรง เพื่ออ่านค่าระยะจมของแท่งกดแล้วทำการปรับมาตรวัดทั้งสองให้เข็มอยู่ในตำแหน่งเลขศูนย์

7. เริ่มกดแท่งกดลงบนตัวอย่างทดสอบด้วยอัตราการกด 0.05 นิ้วต่ออนาทีต่อเนื่องกันอย่างสม่ำเสมอให้อ่านค่าน้ำหนักกดจากมาตรวัดที่ระยะจม ดังนี้ 0.025 , 0.050 , 0.075 , 0.100 , 0.125 , 0.150 , 0.175 , 0.200 , 0.250 , 0.300 , 0.350 , 0.400 , 0.450 และ 0.500 นิ้ว ตามลำดับ

8. เสร็จแล้วถอดโมลออกจากเครื่องกดทดลองและเก็บตัวอย่างดินตรงกลางตามแนวตั้งประมาณ 100 กรัมหรือประมาณ 500 กรัมเพื่อที่จะนำไปหาเปอร์เซ็นต์ปริมาณในดิน



รูปที่ 3.3 รูปผลการทดสอบ C.B.R.



รูปที่ 3.4 รูปการทดสอบ C.B.R. Test

### 3.7 หาแรงเฉือนแบบไม่ถูกจำกัด

สามารถหาได้โดยการทำการทดสอบ Unconfined Compression Test

1. ก่อนเริ่มทดสอบจะต้องตรวจสอบการติดตั้งตัวอย่างและเครื่องมือดังนี้
  - แป้นกดของเครื่องจะต้องสัมผัสตัวอย่างพอดี
  - Dial gage สำหรับวัดหัตตัวและวัดแรง (ใน Proving ring) ให้ตั้งอยู่ที่ศูนย์
2. เริ่มการกดตัวอย่างโดยอัตราการกด การเคลื่อนที่ทางแนวตั้งของเครื่องให้อยู่ในช่วง 0.05 นิ้วต่ออนาที
3. บันทึกข้อมูลจากวงแหวนวัดแรงทุก ๆ การหัตตัว 0.2 และ 0.5 มิลลิเมตรของตัวอย่าง

4. เมื่อแรงในวงแหวนวัดแรงเพิ่มขึ้นไปสูงสุดแล้วเริ่มจะลดลง ซึ่งแสดงว่าถึงจุดสูงสุดของกำลังของดินให้ยังคงอ่านผลต่อไปจนเห็นแนวเฉือน (Failure plane) บนตัวอย่างได้ชัดเจน
5. เขียนรูปตัวอย่างลักษณะการเกิดรอยเฉือน และวัดมุมที่รอยเฉือนทำกับแนวราบ



รูปที่ 3.5 รูปการนำตัวอย่างดินผสมสาร Latex ออกจากแม่แบบโดยในการทดสอบ Unconfined



รูปที่ 3.6 รูปผลการทดสอบ Unconfined Test

3.8 หาความหนาแน่นของดินตัวอย่างในแบบจำลองภาคสนาม สามารถหาได้โดยการทำการทดสอบ Field Density Test ขั้นตอนการทดลอง

3.8.1 การหาน้ำหนักของทรายในกรวย

1. ชั่งขวดที่มีทรายบรรจุอยู่
2. วางเครื่องมือลักษณะหัวลงบนพื้นราบและเปิดลิ้นปล่อยให้ทรายไหล ระวังอย่าให้เกิด การ สั่นสะเทือน
3. ปิดลิ้นทันทีเมื่อทรายหยุดไหลชั่งน้ำหนักของเครื่องมือและทรายที่เหลือในขวด ก็จะทราบน้ำหนักของทรายที่มีปริมาตรเท่ากรวย
4. ทำการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้งและหาค่าเฉลี่ยมาเพื่อใช้ในการทดลองในสนามต่อไป

### 3.8.2 การหาความหนาแน่นของทรายที่ใช้ในการทดสอบ

- 1) นำโม่ทดสอบการบดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐานมาประกอบเข้ากับฐานแล้วชั่งน้ำหนักซึ่งจะได้น้ำหนักโม่
- 2) นำขวดใส่ทรายประมาณครึ่งขวดพร้อมทั้งกรวยมาวางบนโม่ให้ได้ระดับที่สม่ำเสมอแล้วเปิดวาล์วปล่อยให้ทรายไหลตกอย่างอิสระโดยพยายามอย่าให้เกิดการสั่นสะเทือน เมื่อแน่ใจว่าทรายหยุดไหลแล้วทำการปิดวาล์วหว่านทรายขึ้นวางไว้ใช้มีดเหล็ก สันตรงหรือแผ่นเหล็กปาดทรายที่ล้นบนขอบโม่ให้เสมอกับขอบโม่และใช้แปรง ขนอ่อนค่อยๆปัดทรายออกจากฐานโม่ให้สะอาดแล้วนำไปชั่ง จะได้ น้ำหนักทรายรวมกับโม่เมื่อหักน้ำหนักโม่ออกก็จะได้ น้ำหนักทรายที่อยู่ในโม่
- 3) ใช้เวอร์เนียหรือไม้บรรทัดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงโม่เพื่อหาปริมาตร
- 4) ทำการทดสอบแบบเดียวกันนี้ 2 – 3 ครั้งเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องที่สุดแล้วนำค่าน้ำหนักทรายในโม่และปริมาตรของโม่ไปหาค่าความหนาแน่นของทราย

### 3.8.3 การทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนาม

- 1) ปรับพื้นผิวทดลองให้เรียบและได้ระดับจากนั้นก็วางแผ่นฐานให้สนิทกับพื้นดินแล้วตอกตะปูยึดแผ่นฐานให้แน่นปิดฝุ่นที่ผิวดินและที่แผ่นฐานออกให้หมด
- 2) ใช้สก็ดเจาะดินบริเวณตรงกลางแผ่นฐานรองให้มีความลึกประมาณ 10 เซนติเมตร และกันหลุมที่เจาะจะต้องมีขนาดเท่ากับปากหลุมเจาะ ดินที่ขุดจากหลุมจะต้องเก็บให้หมดโดยใช้ช้อนเล็กตักในกรณีเหลือดินน้อยให้ใช้แปรงทาสีปัดเศษดินที่อยู่ในหลุมให้เรียบร้อย
- 3) นำดินที่ได้จากการขุดมาชั่งและจดบันทึกค่าไว้หลังจากนั้นนำดินส่วนหนึ่งที่ขุดได้ไปชั่งเสร็จแล้วนำไปเข้าเตาอบเพื่อหาค่าปริมาณความชื้น
- 4) ทำการคว่ำขวดทรายที่เตรียมไว้แล้วลงบนปากหลุมโดยให้กรวยทรายพอดีกับแผ่นฐานรองแล้วเปิดวาล์วระวังอย่าให้เกิดการกระทบกระเทือนในขณะที่ปล่อยทรายลงหลุมเพราะจะทำให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
- 5) สังเกตว่าเมื่อทรายที่ปล่อยลงหลุมหยุดไหลแล้วก็ทำการปิดวาล์วแล้วนำทรายที่เหลืออยู่ในขวดไปชั่ง น้ำหนักพร้อมทั้งกรวยทรายและจดบันทึกค่าไว้
- 6) นำทรายที่อยู่ในหลุมใส่ลงในขวดตามเดิมโดยพยายามอย่าให้มีดินที่อยู่ในกันหลุมติดทรายขึ้นมาด้วย เพราะว่าทรายที่เก็บขึ้นมาจะต้องทดสอบในหลุมอื่น อีกต่อไป

### 3.9 ทดสอบ Field C.B.R. test

ของดินทรายทั้งแบบ Origin และใส่สารผสม Latex ประกอบด้วย  
ขั้นตอนการทดสอบ

1. ติดตั้งคานาค้ำยันโดนนำแผ่นเหล็กมาเป็นน้ำหนักในการต้านแรงตัด
2. ปรับผิวหน้าดินให้เรียบ แล้ววางแผ่น Surcharge น้ำหนักไม่เกิน 30 ปอนด์ ลงบนบริเวณที่ทำการทดสอบ
3. ติดตั้ง Proving ring และ Dial gauge เข้ากับ Hydraulic Jack ขนาด 3 ตัน

4.ดัน Hydraulic Jack เพื่อให้เกินโหลดดันลงสู่พื้นทำให้พื้นเกิดการยุบตัว และอ่านค่า Proving ring  
เมื่อค่าน้ำหนักที่ตรงกับ penetration ที่เราต้องการทราบ

5.นำค่าที่ได้ไปทำการหาค่าC.B.R.ในสนาม



รูปที่ 3.7 รูปการผสมดินเข้ากับสาร Latex ในการทดสอบ Field C.B.R.



รูปที่ 3.8 รูปการติดตั้งอุปกรณ์ ในการทดสอบ Field C.B.R.



รูปที่ 3.9 รูปผลการทดสอบ Field C.B.R. Test

### 3.10 วิธีการแสดงความสัมพันธ์ของผลการศึกษา

การแสดงความสัมพันธ์ของผลการศึกษา ประกอบด้วย การเปรียบเทียบระหว่างดินทรายละเอียดปกติ กับ ดินทรายละเอียดที่ผสมสาร Latex ที่ 1% , 3% , และ 5% โดยน้ำหนักดิน และการเปรียบเทียบระหว่างผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการและงานสนาม สามารถศึกษาความสัมพันธ์ได้จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการและงานสนาม โดยการใช้กราฟ กับ ตาราง เปรียบเทียบ โดยใช้ค่า C.B.R. Test และ Water content



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### ผลการศึกษา

#### 4.1 บทนำ

การศึกษานี้เป็นการทดสอบเพื่อแสดงว่าสารผสม Latex นั้นสามารถเพิ่มกำลังรับแรงได้ จากการทดสอบ California Bearing Ratio และ Unconfined Compression Test โดยการเลือกใช้วัสดุชั้นทางที่ไม่มีคุณสมบัติงานทาง ได้เลือกดินทรายมาทำการทดสอบ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุชั้นทางให้มีกำลังรับที่เพิ่มขึ้น จากการทดสอบดังนี้

#### 4.2 ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

##### 4.2.1 การทดสอบขนาดคละและชนิดของเม็ดดิน (Grain size and Soil classification)

ตารางที่ 4.1 ปริมาณดินและขนาดของเม็ดดินพล็อตกราฟในภาคผนวกมีค่า  $C_c=1.31$   $C_u=2.51$  พบว่าเป็นดินกลุ่ม SP-SM ในระบบ USCS และ A-3 ในระบบ AASHTO

##### ตารางที่ 4.1 Grain size Analysis


Sieves NO.	Sieves Opening, (mm)	Weight of Sieves, (g)	Weight of Sieves + Soil, (g)	Weight of Soil Retained, (g)	Cumulative Retained, (g)	Cumulative Retained, (%)	Percent Finer, (%)
1/2"	12.5	800	800	0.00	0.00	0.00	100.00
4	4.75	680	715	35	35	2.77	97.23
10	2.00	380	465	85	120	9.49	90.51
40	0.43	575	915	340	460	36.36	63.64
100	0.15	515	1200	685	1145	90.51	9.49
200	0.08	275	360	85	1230	97.23	2.77
PAN	-	375	405	30	1260	99.6	0.40

##### 4.2.2 การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

จากการทดสอบค่าสามครั้ง ผลที่ได้จากการทดสอบได้ว่าดินทรายธรรมดาและ ดินทรายผสมสาร Latex ที่ 1% 3% และ 5% จะได้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดเฉลี่ย คือ 1.790 g/cc , 1.809 g/cc , 1.829 g/cc และ 1.838 g/cc ตามลำดับ โดยมี ความชื้นที่เหมาะสมเฉลี่ย คือ 11.67% , 10.2 % , 9.8 % และ 9.6 % ตามลำดับ ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 Average Compaction Test

Sample	Maximum Dry Density (g/cc)	Optimum Moisture Content (%)
ดินธรรมดา	1.790	11.67
ดินผสมสาร latex ที่ 1%	1.809	10.2
ดินผสมสาร latex ที่ 3%	1.829	9.8
ดินผสมสาร latex ที่ 5%	1.838	9.6



รูปที่ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ ดินธรรมดา Dry Density กับ Water Content

การเพิ่มปริมาณสารที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมน้อยลงทำให้ Water Content ลดลงตามไปด้วย

#### 4.2.3 การทดสอบ C.B.R. Test

จากการตารางที่ 4.3 พบว่าดินทรายธรรมดา มีค่า C.B.R. คือ 24.95% ดินทรายผสมสาร Latex ที่ 1% ทั้งไว้ที่ 1, 3, 7 และ 14 วัน มีค่า C.B.R. เฉลี่ย เท่ากับ 32.76%, 40.83%, 44.08% และ 48.16% ตามลำดับ ดินทรายผสมสาร Latex ที่ 3% ทั้งไว้ที่ 1, 3, 7 และ 14 วัน มีค่า C.B.R. เฉลี่ย เท่ากับ 34.14%, 43.79%, 48.67% และ 53.83% ตามลำดับ และ ดินทรายผสม สาร Latex ที่ 5% ทั้งไว้ที่ 1, 3, 7 และ 14 วัน มีค่า C.B.R. เฉลี่ย เท่ากับ 38.70%, 47.03%, 54.23% และ 63.73% ตามลำดับ จากการศึกษา เมื่อค่า

Water Content = 0.18 % จะทำให้ได้ค่า C.B.R. เฉลี่ย สูงถึง 111.29% ซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดที่ latex สามารถเพิ่มกำลังรับแรงอัดได้ดีมาก

#### ตารางที่ 4.3 ค่าการทดสอบ C.B.R. Test

	ดินธรรมดา	ดินผสมสาร latex 1%				ดินผสมสาร latex 3%				ดินผสมสาร latex 5%				
	ระยะเวลา (วัน)	ระยะเวลา(วัน)				ระยะเวลา(วัน)				ระยะเวลา(วัน)				
	-	1	3	7	14	1	3	7	14	1	3	7	14	-
C.B.R Test (%)	24.95	32.76	40.83	44.08	48.16	34.14	43.79	48.67	53.83	38.70	47.03	54.23	63.73	111.29
Water Content (%)	11.48	8.95	8.16	6.97	5.87	9.15	8.01	7.20	6.30	9.20	8.07	7.04	5.81	0.18

#### 4.2.4 การทดสอบ Unconfined compression Test

จากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาพบว่าดินทรายผสมสาร Latex ที่ 1% ที่ทิ้งไว้ที่ 1, 3, 7 และ 14 วัน มีค่า Unconfined Shear Strength (QU) เท่ากับ 0.2ksc, 1.36ksc, 2.08ksc และ 2.72ksc ตามลำดับ ดินทรายผสมสาร Latex ที่ 3% ที่ทิ้งไว้ที่ 1, 3, 7 และ 14 วัน มีค่า Unconfined Shear Strength (QU) เท่ากับ 0.3ksc, 0.94ksc, 2.54ksc และ 3.0ksc ตามลำดับ ดินทรายผสมสาร Latex ที่ 5% ที่ทิ้งไว้ที่ 1, 3, 7 และ 14 วัน มีค่า Unconfined Shear Strength (QU) เท่ากับ 0.4ksc, 1.36ksc, 2.34ksc และ 3.08ksc ตามลำดับ

#### ตารางที่ 4.4 ค่าการทดสอบ Unconfined compression Test

ค่า	ดินผสมสาร latex 1%				ดินผสมสาร latex 3%				ดินผสมสาร latex 5%			
	ระยะเวลา(วัน)				ระยะเวลา(วัน)				ระยะเวลา(วัน)			
	1	3	7	14	1	3	7	14	1	3	7	14
Compressive strength Q (ksc)	0.20	1.36	2.08	2.72	0.30	0.94	2.54	3.0	0.40	1.36	2.34	3.08
Water Content (%)	6.16	2.36	0.59	0.01	5.98	3.15	0.83	0.02	6.05	3.3	1.01	0.08

#### 4.2.5 การทดสอบ Field C.B.R. Test


จากการทดสอบ Field C.B.R. Test โดยดินทราย บนพื้นคอนกรีตมีค่า C.B.R. 12 % ขณะที่อยู่พื้นดินเหนียว มีค่า C.B.R. 10.4% และซึ่งทำให้ทราบว่าบนพื้นคอนกรีตดินสามารถรับแรงจากการบดอัดได้มากกว่าพื้นดินเหนียวเมื่อผสมสาร latex 5% บนพื้นที่ทั้งสองแบบถึงไ้เป็นระยะเวลา 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน ทำให้ทราบว่าค่า Field C.B.R. Test ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ทำการทดสอบโดยพื้นยังมีความแข็งมากยังมีค่า C.B.R. มากเพราะเมื่อน้ำหนักกดทับส่งผลให้พื้นที่แข็งมีแรงต้านกลับเป็น reaction มากกว่าพื้นมีลักษณะเป็นดินเหนียว สำหรับ 3 วันแรกการพัฒนากำลังค่อนข้างน้อยเนื่องจากปริมาณความชื้นในมวลดินยังมากอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปความชื้นลดน้อยลงทำให้ค่า C.B.R. เพิ่มขึ้นทำให้ทราบว่าความชื้นมีผลต่อค่า C.B.R. ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ค่า Field C.B.R. Test บนพื้นดินเหนียวและพื้นคอนกรีต


ระยะเวลา(วัน)	Field C.B.R. Test (%)			
	พื้นดินเหนียว ทรายธรรมดา	พื้นคอนกรีต ทรายธรรมดา	พื้นดินเหนียว (mix Latex 5%)	พื้นคอนกรีต (mix Latex 5%)
1	10.4	12	11.35	10.39
3			14.10	10.96
7			14.78	22.02
14			19.9	33.03
28			27.72	39.88

#### 4.2.6 การเปรียบเทียบค่า C.B.R. Test และ Field C.B.R. Test

ตารางเปรียบเทียบค่า C.B.R. Test ที่มากที่สุดของดินทรายธรรมดา และดินทรายผสมสาร Latex ในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม ในห้องทดลอง บนพื้นดินเหนียว บนพื้นคอนกรีต ได้ค่า C.B.R. 25.5% 10.4% 12% ตามลำดับ ทรายผสมสาร 5% ได้ค่า 111.29% 27.72% 39.88% ตามลำดับ ได้ค่ารูปภาพที่ 4.1 และรูปภาพที่ 4.2



รูปภาพที่ 4.2 การเปรียบเทียบค่า C.B.R. Test และ Field C.B.R. Test (Sand Origin)



รูปภาพที่ 4.3 การเปรียบเทียบค่า C.B.R. Test และ Field C.B.R. Test (Sand mix Latex 5%)

จากการนำค่า C.B.R. Test และ Field C.B.R. Test มาเปรียบเทียบทำให้ทราบว่า ค่า C.B.R. ขึ้นอยู่กับชั้นพื้น Subgrade และ ค่า C.B.R. Test ในดินทรายผสมสาร Latex สูงกว่าดินทรายธรรมดา

#### 4.3การศึกษาเปรียบเทียบ latex Styrene acrylic กับ ยางธรรมชาติ แสดงดังตาราง4.6

#### ตารางที่4.6การศึกษาเปรียบเทียบ latex Styrene acrylic กับ ยางธรรมชาติ

ชนิด	latex Styrene acrylic	ยางธรรมชาติ
โครงสร้างทางเคมี	$\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-\text{CH}=\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-$ <p>สูตรโครงสร้างของยาง SBR</p>	$\left[ \text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}-\text{CH}_2 \right]_n$
ความหนาแน่น	1-1.2 g/cm <sup>3</sup>	0.93 g/cm <sup>3</sup>
อุณหภูมิที่ใช้ งาน	-50 ถึง 100 องศาเซลเซียส ลักษณะทางกายภาพเสถียร	-50 ถึง 100 องศาเซลเซียส ลักษณะทางกายภาพไม่เสถียร
ความสามารถทนความร้อน	ทนความร้อน	ไม่ทนความร้อน
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว	-55 องศาเซลเซียส	-75 องศาเซลเซียส

## บทที่ 5

### สรุปผลการศึกษา

#### 5.1 สรุปผลการศึกษา

การศึกษาได้ตั้งวัตถุประสงค์ 3 ประการ

1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นในมวลดิน (Moisture Content) ที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้เกิดความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) เพื่อนำไปใช้ในการบดอัดถนน การศึกษา Compaction Test เพื่อหาความชื้นที่เหมาะสมจะได้อัตราดินที่ผสม Latex 1%, 3%, 5% จะมีค่า Optimum Moisture Content 10.2%, 9.8%, 9.6% ตามลำดับ และมีค่า Maximum Dry Density 1.809 g/cc, 1.829 g/cc, 1.838 g/cc ตามลำดับ

2) เพื่อศึกษาปริมาณสารที่ผสมเพิ่ม (Latex) ที่เหมาะสมที่สุดที่เพิ่มกำลังรับแรงอัดของดิน โดยวิเคราะห์จาก (%) C.B.R. ของดินตัวอย่างจากการทดสอบ C.B.R. เพื่อหาปริมาณสาร Latex ที่เหมาะสมที่สุดจากผลการทดสอบคือ C.B.R. ของดินธรรมดาที่มีค่าเท่ากับ 24.95% ค่า C.B.R. ของดินที่ผสมสาร 5% ค่าเท่ากับ 111.29% ซึ่งค่า C.B.R. ที่เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ความชื้นในมวลดิน ยิ่งความชื้นน้อยค่า C.B.R. ยิ่งมาก

3) เพื่อศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและความชื้นที่ต่างกันของพื้นรองของดินผสมสาร Latex ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อค่า C.B.R. จากการทดสอบภาคสนามเพื่อดูผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และเปรียบเทียบการบดอัดบนพื้นคอนกรีตและดินเหนียวซึ่งผลการทดสอบผสมสาร Latex 5% ที่ทิ้งไว้ 28 วัน ได้ค่าดังนี้ C.B.R. บนคอนกรีตเท่ากับ 39.88% และ C.B.R. บนดินเหนียวเท่ากับ 27.72% สรุปว่าพื้นที่ที่มีความชื้นมากกว่าจะมีค่า C.B.R. ที่มากกว่า

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

1. การเปลี่ยนชนิดดินจาก SP-SM เป็นดินที่มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านที่ดี จะทำให้ Latex พัฒนา กำลังได้ดีขึ้น

2. การเปลี่ยนสภาพพื้นดินจากดินเหนียวและคอนกรีต เป็นพื้นที่มีความกำลังสูง จะทำให้ค่า CBR มีกำลังสูงขึ้น

3. การศึกษาสังเกตได้ว่าการเพิ่มปริมาณสารทำให้ปริมาณความชื้นในมวลดินลดลง ดังนั้นควรศึกษาวิธีการผสมเพื่อให้ได้ความชื้นที่น้อยลง เพื่อให้มีการพัฒนากำลังที่เร็วขึ้น

4. ศึกษาวิธีการเพิ่มคุณสมบัติของสาร Latex อาทิ การบ่ม การกวน เป็นต้น

#### 5.3 ปัญหาและอุปสรรค

1. การระบายความชื้นในมวลดินค่อนข้างช้า ส่งผลให้การพัฒนากำลังรับแรงอัด C.B.R. ได้ช้า

2. การทดสอบสนามไม่สามารถควบคุมความชื้น และอุณหภูมิ ส่งผลให้กำลังรับแรงอัด C.B.R. มีค่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

## บรรณานุกรม

[1] วิธีการทดสอบความแน่น แบบมาตรฐาน. (Standard Compaction Test) “มทช. (ท) 501.1-2545”. [Online].

Available : [http://www.trec.in.th/dorr/goodroad/wp-f/คู่มือหมวดงานทดสอบ.\(2545\)](http://www.trec.in.th/dorr/goodroad/wp-f/คู่มือหมวดงานทดสอบ.(2545))

[2] วิธีการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม. (FIELD DENSITY TEST) “มทช. (ท) 501.4-2545”. [Online].

Available : <http://research.drr.go.th/sites/research.drr.go.th/files/mthch.th501.4-2545.pdf>. (2545)

[3] วิธีการทดสอบเพื่อหาค่า ซี.บี.อาร์. (C.B.R.) “มทช. (ท) 501.3-2545”. [Online].

Available : <http://research.drr.go.th/sites/research.drr.go.th/files/mthch.th501.3-2545.pdf>. (2545)

[4] มาตรฐานงานทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย. [Online].

Available : [http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd\\_work/std2100.pdf](http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/std2100.pdf). (2557)

[5] มาตรฐานชั้นทางของกรมทางหลวงชนบท. [Online].

Available : <http://drr15.drr.go.th/sites/drr15.drr.go.th/files/drr15%209-6-60.PDF>. (2560)

[6] นายสถิติ ชินอ่อน. (2556) คุณสมบัติการบดอัดและค่า ซี.บี.อาร์. (C.B.R.) ของดินถมคันทาง.

Available : [https://www4.fisheries.go.th/local/file\\_document/20180221171252\\_1\\_file.pdf](https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180221171252_1_file.pdf). (2556)

[7] สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา. (2545) มาตรฐานวัสดุชั้นรองพื้นทาง. มทช.(ท) 202-2545 กรมทางหลวงชนบท

[8] สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา. (2545) มาตรฐานวัสดุพื้นทางชนิดหินคลุก มทช.(ท) 203-2545 กรมทางหลวงชนบท

[9] สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา. (2545) มาตรฐานวัสดุคัดเลือก มทช.(ท) 204-2545 กรมทางหลวงชนบท

[10] สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา. (2545) มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง มทช.(ท) 222-2545 กรมทางหลวงชนบท

[11] สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา. (2545) มาตรฐานงานชั้นพื้นทาง มทช.(ท) 223-2545 กรมทางหลวงชนบท


ภาคผนวก ก

ผลการทดสอบ Soil Classification

ตารางที่ ก 1 ผลการทดสอบ Soil Classification ครั้งที่ 1

Tray NO.		1					
Weight of tray .g							
Weight of tray + Dry soil .g							
Weight of Dry soil .g		2000.00					
Sieves Standard		American Standard					
Sieves NO.	Sieves Opening .mm	Weight of Sieves .g	Weight of Sieves + Soil .g	Weight of Soil Retained .g	Cumulative Retained .g	Cumulative Retained ,%	Percent Finer ,%
1/2"	12.5	788.9	788.9	0.00	0.00	0.00	100.00
3/8"	9.5	790.29	794.29	4.00	4.00	0.20	99.80
4	4.75	761.10	769.02	7.92	7.92	0.40	99.60
10	2.00	638.43	728.41	89.98	97.90	4.90	95.11
40	0.43	370.53	824.93	454.40	552.30	27.62	72.39
100	0.15	515.82	1710.00	1194.18	1746.48	87.32	12.68
200	0.08	514.84	606.98	92.14	1838.62	91.93	8.07
PAN	-	318.14	479.47	161.33	1999.95	100.00	0.00

Grain Size Distribution Curve



$D_{10}=0.16\text{mm}$   $D_{30}=0.23\text{mm}$   $D_{60}=0.35\text{ mm}$


$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} = 2.19$$

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10} \cdot D_{60}} = 0.94$$

ตารางที่ ก 2 ผลการทดสอบ Soil Classification ครั้งที่ 2

Tray NO.			1				
Weight of tray ,g			120				
Weight of tray + Dry soil ,g			1305.00				
Weight of Dry soil ,g			1185.00				
Sieves Standard			American Standard				
Sieves NO.	Sieves Opening ,mm	Weight of Sieves ,g	Weight of Sieves + Soil ,g	Weight of Soil Retained ,g	Cumulative Retained ,g	Cumulative Retained ,%	Percent Finer ,%
1/2"	12.5	800	800	0.00	0.00	0.00	100.00
4	4.75	680.00	710.00	30.00	30.00	2.53	97.47
10	2.00	380.00	495.00	115.00	145.00	12.24	87.76
40	0.43	575.00	890.00	315.00	460.00	38.82	61.18
100	0.15	515.00	1150.00	635.00	1095.00	92.41	7.59
200	0.08	275.00	355.00	80.00	1175.00	99.16	0.84
PAN	-	375.00	395.00	20.00	1195.00	100.84	-0.84

Grain Size Distribution Curve



$D_{10}=0.2\text{mm}$   $D_{30}=0.28\text{mm}$   $D_{60}=0.43\text{mm}$


$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} = 2.15$$

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10} \cdot D_{60}} = 1.31$$

ตารางที่ ก 3 ผลการทดสอบ Soil Classification ครั้งที่ 3

Tray NO.			1				
Weight of tray ,g			120				
Weight of tray + Dry soil ,g			1385.00				
Weight of Dry soil ,g			1265.00				
Sieves Standard			American Standard				
Sieves NO.	Sieves Opening ,mm	Weight of Sieves ,g	Weight of Sieves + Soil ,g	Weight of Soil Retained ,g	Cumulative Retained ,g	Cumulative Retained ,%	Percent Finer ,%
1/2"	12.5	800	800	0.00	0.00	0.00	100.00
4	4.75	680.00	715.00	35.00	35.00	2.77	97.23
10	2.00	380.00	465.00	85.00	120.00	9.49	90.51
40	0.43	575.00	915.00	340.00	460.00	36.36	63.64
100	0.15	515.00	1200.00	685.00	1145.00	90.51	9.49
200	0.08	275.00	360.00	85.00	1230.00	97.23	2.77
PAN	-	375.00	405.00	30.00	1260.00	99.60	0.40

Grain Size Distribution Curve



$D_{10}=0.18\text{mm}$   $D_{30}=0.24\text{mm}$   $D_{60}=0.40\text{mm}$


$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} = 2.22$$

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10} \cdot D_{60}} = 0.8$$

ภาคผนวก ข

ผลการทดสอบ Compaction Test

ตารางที่ ข 1 ผลการทดสอบ Compaction Test ของดินทรายผสม Latex 1 %



<b>Maximum Dry Density</b>	<b>=</b>	<b>1.806</b>	<b>g/cc</b>
<b>Optimum Moisture Content</b>	<b>=</b>	<b>10.80</b>	<b>%</b>




COMPACTION TEST

(Refer to ASTM D698)

Project :	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road
Location :	-
Sample From :	Lab 5 Compaction
Sample Description :	ดินเหนียว
Type of Testing	Modified Proctor

Determination No.	1	2	3	4	5	6	7
Water content, w	4.94	6.67	8.83	10.18	11.96		
Dry density, Gd	1.72	1.75	1.77	1.81	1.76		



Maximum Dry Density	=	1.809	g/cc
Optimum Moisture Content	=	10.20	%

ตารางที่ ข 2 ผลการทดสอบ Compaction Test ของดินทรายผสม Latex 3 %



SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING  
 FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
 LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 02 - 329 - 8333

COMPACTION TEST

(Refer to ASTM D698)

Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road

Location :


Sample From : Lab 5 Compaction

Sample Description : ดินทราย

Type of Testing

Modified Proctor

Determination No.	1	2	3	4	5	6	7
Water content, w	5.62	7.19	8.88	9.96	12.44		
Dry density, Gd	1.75	1.78	1.81	1.84	1.77		



Maximum Dry Density	=	1.806	g/cc
Optimum Moisture Content	=	10.80	%




**SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 02 - 329 - 8333**

**COMPACTION TEST**

(Refer to ASTM D698)


<b>Project :</b>	Properties of Compact Materials, Latex and sand,as Subbase of Road
<b>Location :</b>	
<b>Sample From :</b>	Lab 5 Compaction
<b>Sample Description :</b>	ดินทราย
<b>Type of Testing</b>	Modified Proctor

Determination No.	1	2	3	4	5	6	7
Water content, w	5.75	7.11	8.79	10.17	12.58		
Dry density, Gd	1.73	1.78	1.81	1.83	1.77		



<b>Maximum Dry Density</b>	<b>=</b>	<b>1.829</b>	<b>g/cc</b>
<b>Optimum Moisture Content</b>	<b>=</b>	<b>9.80</b>	<b>%</b>


ตารางที่ ข 3 ผลการทดสอบ Compaction Test ของดินทรายผสม Latex 5 %


**SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 02 - 329 - 8333**

**COMPACTION TEST**  
(Refer to ASTM D698)

**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
**Location :** -  
**Sample From :** Lab 5 Compaction  
**Sample Description :** ดินทราย 1ย Type of Testing Modified Proctor

Determination No.	1	2	3	4	5	6	7
Water content, w	4.03	6.21	7.96	9.31	11.11		
Dry density, Gd	1.76	1.78	1.81	1.84	1.83		



<b>Maximum Dry Density</b>	<b>=</b>	<b>1.838</b>	<b>g/cc</b>
<b>Optimum Moisture Content</b>	<b>=</b>	<b>9.60</b>	<b>%</b>




COMPACTION TEST

(Refer to ASTM D698)

Project :	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road		
Location :	-		
Sample From :	Lab 5 Compaction		
Sample Description :	ดินทราย	Type of Testing	Modified Proctor


Determination No.	1	2	3	4	5	6	7
Water content, w	3.95	5.90	7.68	9.27	11.00		
Dry density, Gd	1.77	1.78	1.79	1.84	1.84		




Maximum Dry Density =	1.806	g/cc
Optimum Moisture Content =	10.80	%

ผลการทดสอบ California Bearing Ratio Test

ตารางที่ ค 1 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทราย

 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333 SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED) (Refer ASTM D1883)			
<b>Project :</b>	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road		
<b>Location :</b>	-		
<b>Sample From :</b>	Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)		
<b>Sample Description :</b>	ทราย	<b>Type of Compaction :</b>	Modified Proctor
No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.60	11.18	-
25	1.64	19.83	-
56	1.70	26.43	-
100% Compaction (Modified Proctor)	1.790	g/cc.	
95% Compaction (Modified Proctor)	1.701	g/cc.	C.B.R. 26.85 %






**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333**  
**SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)**

(Refer ASTM D1883)

**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
**Location :** -  
**Sample From :** Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
**Sample Description :** 0 **Type of Compaction :** Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.63	17.00	-
25	1.70	23.33	-
56	1.75	26.67	-

100% Compaction (Modified Proctor) 1.79 g/cc.  
95% Compaction (Modified Proctor) 1.70 g/cc. C.B.R. 23.04 %








DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)

(Refer ASTM D1883)

**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
**Location :** -  
**Sample From :** Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
**Sample Description :** ทรายถม **Type of Compaction :** Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.60	13.40	-
25	1.67	25.00	-
56	1.74	35.33	-

100% Compaction (Modified Proctor) 1.809 g/cc.  
95% Compaction (Modified Proctor) 1.719 g/cc. C.B.R. 32.29 %



ตารางที่ ค 3 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทรายที่ผสมสาร Latex 3 % หลังทิ้งไว้ 1 วัน




**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333**  
**SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)**

(Refer ASTM D1883)

**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
**Location :** -  
**Sample From :** Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
**Sample Description :** ทราย **Type of Compaction :** Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.63	16.78	-
25	1.67	27.33	-
56	1.75	35.08	-

100% Compaction (Modified Proctor)      1.829      g/cc.  
 95% Compaction (Modified Proctor)      1.738      g/cc.      C.B.R.      34.33      %






DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)


(Refer ASTM D1883)

**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
**Location :** -  
**Sample From :** Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
**Sample Description :** 11718 **Type of Compaction :** Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.62	16.44	-
25	1.66	27.33	-
56	1.76	35.75	-



ตารางที่ ค 4 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทรายที่ผสมสาร Latex 5 % หลังทิ้งไว้ 1 วัน






**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333**  
**SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)**

(Refer ASTM D1883)


**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
**Location :** -  
**Sample From :** Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
**Sample Description :** ๗๗๗๘ **Type of Compaction :** Modified Proctor


No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.62	16.61	-
25	1.68	30.00	-
56	1.75	39.31	-

100% Compaction (Modified Proctor) 1.838 g/cc.



ตารางที่ ค 5 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทรายที่ผสมสาร Latex 1 % หลังทิ้งไว้ 3 วัน

		<b>DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING</b> <b>FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY</b> <b>LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333</b> <b>SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)</b> (Refer ASTM D1883)																	
		Project :	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road																
Location :	-																		
Sample From :	Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)																		
Sample Description :	ทราย	Type of Compaction :	Modified Proctor																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. of Blows</th> <th>Density (g/cc.)</th> <th>C.B.R. (%)</th> <th>SWELL (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>1.61</td> <td>18.30</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1.64</td> <td>19.49</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>1.77</td> <td>51.00</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)	12	1.61	18.30	-	25	1.64	19.49	-	56	1.77	51.00	-
No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)																
12	1.61	18.30	-																
25	1.64	19.49	-																
56	1.77	51.00	-																
100% Compaction (Modified Proctor)		1.809	g/cc.																






DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)

(Refer ASTM D1883)


**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
**Location :** -  
**Sample From :** Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
**Sample Description :** ๗๗๗๘ **Type of Compaction :** Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.56	18.64	-
25	1.63	19.15	-
56	1.76	51.34	-

100% Compaction (Modified Proctor) 1.809 g/cc.



ตารางที่ ค 6 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทรายที่ผสมสาร Latex 3 % หลังทิ้งไว้ 3 วัน





DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)


(Refer ASTM D1883)

Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
Location : -  
Sample From : Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
Sample Description : ๗๗๗๗ Type of Compaction : Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.63	18.30	-
25	1.67	24.57	-
56	1.77	51.68	-

100% Compaction (Modified Proctor)

1 870 g/cc



ตารางที่ ค 7 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทรายที่ผสมสาร Latex 5 % หลังทิ้งไว้ 3วัน



**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333**


**SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)**

(Refer ASTM D1883)

<b>Project :</b>	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road	
<b>Location :</b>	-	📄 (Ctrl) ▾
<b>Sample From :</b>	Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)	
<b>Sample Description :</b>	ทราย	<b>Type of Compaction :</b> Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.56	10.51	-
25	1.62	17.11	-
56	1.80	59.31	-

100% Compaction (Modified Proctor)      1.838      g/cc.






DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)

(Refer ASTM D1883)


**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
**Location :** -  
**Sample From :** Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
**Sample Description :** ทรายถม Type of Compaction : Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.55	10.17	-
25	1.63	17.28	-
56	1.80	58.89	-

100% Compaction (Modified Proctor) 1.838 g/cc.



ตารางที่ ค 8 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทรายที่ผสมสาร Latex 1 % หลังทิ้งไว้ 7 วัน





DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333


SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)

(Refer ASTM D1883)


Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
Location : -  
Sample From : Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
Sample Description : ๗๗๑๒ Type of Compaction : Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.63	25.25	-
25	1.70	33.21	-
56	1.75	55.24	-

100% Compaction (Modified Proctor) 1.809 g/cc.  
95% Compaction (Modified Proctor) 1.719 g/cc. C.B.R. 44.17 %



ตารางที่ ค 9 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทรายที่ผสมสาร Latex 3 % หลังทิ้งไว้ 7 วัน






DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)  
(Refer ASTM D1883)


Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
Location : -  
Sample From : Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
Sample Description : ทราย Type of Compaction : Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.64	19.99	-
25	1.71	37.11	-
56	1.76	55.07	-

100% Compaction (Modified Proctor) 1.829 g/cc.



ตารางที่ ค 10 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทรายที่ผสมสาร Latex 5 % หลังทิ้งไว้ 7 วัน






DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)  
(Refer ASTM D1883)

Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
Location : -  
Sample From : Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
Sample Description : ทราย Type of Compaction : Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.62	22.67	-
25	1.71	41.33	-
56	1.77	61.33	-

100% Compaction (Modified Proctor) 1.838 g/cc.



ตารางที่ ค 11 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทรายที่ผสมสาร Latex 1 % หลังทิ้งไว้ 14 วัน



**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333**


**SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)**

(Refer ASTM D1883)

**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
**Location :** -  
**Sample From :** Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
**Sample Description :** ทราย **Type of Compaction :** Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.63	25.08	-
25	1.70	40.16	-
56	1.76	58.60	-

100% Compaction (Modified Proctor) 1.809 g/cc.






DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)

(Refer ASTM D1883)


Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
Location : -  
Sample From : Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
Sample Description : ทราย Type of Compaction : Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.64	24.74	-
25	1.70	40.50	-
56	1.76	63.33	-

100% Compaction (Modified Proctor) 1.809 g/cc.  
95% Compaction (Modified Proctor) 1.710 g/cc. C.B.R. 40.15 %



ตารางที่ ค 12 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทรายที่ผสมสาร Latex 3 % หลังทิ้งไว้ 14วัน






DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)  
(Refer ASTM D1883)


**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
**Location :** -  
**Sample From :** Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
**Sample Description :** ทรายถม **Type of Compaction :** Modified Proctor


No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.61	29.82	-
25	1.65	41.34	-
56	1.77	58.63	-

100% Compaction (Modified Proctor) 1.829 g/cc.  
95% Compaction (Modified Proctor) 1.738 g/cc. C.B.R. 53.98 %



ตารางที่ ค 13 ผลการทดสอบ C.B.R. Test ของดินทรายที่ผสมสาร Latex 5 % หลังทิ้งไว้ 14 วัน

 <p><b>DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING</b>  <b>FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY</b>  <b>LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333</b></p> <p><b>SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)</b>          (Refer ASTM D1883)</p>																	
<b>Project :</b>	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road																
<b>Location :</b>	-																
<b>Sample From :</b>	Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)																
<b>Sample Description :</b>	ทราย <span style="float: right;"><b>Type of Compaction :</b> Modified Proctor</span>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. of Blows</th> <th>Density (g/cc.)</th> <th>C.B.R. (%)</th> <th>SWELL (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>1.60</td> <td>19.66</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1.67</td> <td>45.58</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>1.75</td> <td>66.63</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)	12	1.60	19.66	-	25	1.67	45.58	-	56	1.75	66.63	-
No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)														
12	1.60	19.66	-														
25	1.67	45.58	-														
56	1.75	66.63	-														
100% Compaction (Modified Proctor)	1.838 g/cc.																
95% Compaction (Modified Proctor)	1.746 g/cc. <span style="float: right;">C.B.R. 66.59 %</span>																






DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)  
(Refer ASTM D1883)

Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road  
Location : -  
Sample From : Lab 6 C.B.R. (Unsoaked)  
Sample Description : ทราย  
Type of Compaction : Modified Proctor

No. of Blows	Density (g/cc.)	C.B.R. (%)	SWELL (%)
12	1.60	21.33	-
25	1.67	45.07	-
56	1.77	65.33	-


100% Compaction (Modified Proctor) 1.838 g/cc.  
95% Compaction (Modified Proctor) 1.746 g/cc. C.B.R. 60.87 %



ภาคผนวก ง

ผลการทดสอบ Field California Bearing Ratio Test

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ C.B.R. Field Test ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 1 วันบนแปลงคอนกรีต

	<b>DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING</b>	
	<b>FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY</b>	
	<b>LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333</b>	
	<b>SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)</b>	
	(Refer ASTM D1883)	
<b>Project :</b>	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road	

COMPACTION DATA		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.60
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORPTION	%	-
C.B.R. LOAD TEST DATA		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	119.00	39.67
0.050	148.40	49.47
0.075	196.00	65.33
0.100	225.40	75.13
0.150	270.20	90.07
0.200	287.00	95.67
0.250	0.00	0.00
0.300	0.00	0.00
0.400	0.00	0.00
0.500		
0.600		
% C.B.R. at 0.2" =		7.51 %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333**

**SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)**


(Refer ASTM D1883)

**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road

COMPACTION DATA		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/c	1.69
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORPTION	%	-

C.B.R. LOAD TEST DATA		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	140.00	46.67
0.050	211.40	70.47
0.075	243.60	81.20
0.100	277.20	92.40
0.150	294.00	98.00
0.200	302.40	100.80
0.250	313.60	104.53
0.300	0.00	0.00
0.400		
0.500	-	-
0.600	-	-
% C.B.R. at 0.2" =	9.24	%

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ C.B.R. Field Test ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 3 วันบนแปลง  
คอนกรีต

	<b>DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING</b>	
	<b>FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY</b>	
	<b>LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333</b>	
	<b>SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)</b>	
	(Refer ASTM D1883)	
<b>Project :</b>	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road	

COMPACTION DATA		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.60
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORBTION	%	-

C.B.R. LOAD TEST DATA			
	PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
	0.000	0.00	0.00
	0.025	127.40	42.47
	0.050	193.20	64.40
	0.075	229.60	76.53
	0.100	274.40	91.47
	0.150	343.00	114.33
	0.200	361.20	120.40
	0.250	382.20	127.40
	0.300	404.60	134.87
	0.400	0.00	0.00
	0.500		
	0.600		
	% C.B.R. at 0.2" =	9.15	%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)

(Refer ASTM D1883)


Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road

COMPACTION DATA		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/d	1.69
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORPTION	%	-

C.B.R. LOAD TEST DATA			
PENETRATION, in.		LOAD, lbs.	LOAD, psi.
	0.000	0.00	0.00
	0.025	109.20	36.40
	0.050	196.00	65.33
	0.075	316.40	105.47
	0.100	406.00	135.33
	0.150	448.00	149.33
	0.200	460.60	153.53
	0.250	0.00	0.00
	0.300	0.00	0.00
	0.400		
	0.500	-	-
	0.600	-	-
% C.B.R. at 0.2" =		13.53	%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ง 3 ผลการทดสอบ C.B.R. Field Test ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 7 วันบนแปลง  
คอนกรีต

	<b>DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING</b>	
	<b>FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY</b>	
	<b>LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333</b>	
	<b>SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)</b>	
	(Refer ASTM D1883)	
<b>Project :</b>	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road	

<b>COMPACTION DATA</b>		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.50
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORPTION	%	-
<b>C.B.R. LOAD TEST DATA</b>		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	195.66	65.22
0.050	308.94	102.98
0.075	437.67	145.89
0.100	489.16	163.05
0.150	561.24	187.08
0.200	612.73	204.24
0.250	0.00	0.00
0.300	0.00	0.00
0.400	0.00	0.00
0.500		
0.600		
% C.B.R. at 0.2" =		16.31 %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333**

**SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)**

(Refer ASTM D1883)

**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road

**COMPACTION DATA**

WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.38
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORPTION	%	-


**C.B.R. LOAD TEST DATA**

PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	205.96	68.65
0.050	288.34	96.11
0.075	365.58	121.86
0.100	406.77	135.59
0.150	447.96	149.32
0.200	494.30	164.77
0.250	0.00	0.00
0.300	0.00	0.00
0.400		
0.500	-	-
0.600	-	-

% C.B.R. at 0.2" = 13.56 %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ง 4 ผลการทดสอบ C.B.R. Field Test ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 14 วันบนแปลง  
คอนกรีต

	<b>DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING</b>	
	<b>FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY</b>	
	<b>LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333</b>	
	<b>SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)</b>	
	(Refer ASTM D1883)	
<b>Project :</b>	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road	

<b>COMPACTION DATA</b>		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.50
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORPTION	%	-

<b>C.B.R. LOAD TEST DATA</b>					
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.			
0.000	0.00	0.00			
0.025	314.09	104.70			
0.050	520.05	173.35			
0.075	597.28	199.09			
0.100	695.12	231.71			
0.150	741.46	247.15			
0.200	777.50	259.17			
0.250	0.00	0.00			
0.300	0.00	0.00			
0.400	0.00	0.00			
0.500					
0.600					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border: none;">% C.B.R. at 0.2" =</td> <td style="border: none; text-align: center;">23.17</td> <td style="border: none; text-align: right;">%</td> </tr> </table>			% C.B.R. at 0.2" =	23.17	%
% C.B.R. at 0.2" =	23.17	%			

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333

SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)

(Refer ASTM D1883)

Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road


COMPACTION DATA	
WET DENSITY	g/cc
DRY DENSITY	g/cc 1.38
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING	-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING	-
% ABSORPTION	% -

C.B.R. LOAD TEST DATA		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	154.47	51.49
0.050	211.11	70.37
0.075	355.28	118.43
0.100	484.01	161.34
0.150	576.69	192.23
0.200	689.97	229.99
0.250	767.20	255.73
0.300	0.00	0.00
0.400	-	-
0.500	-	-
0.600	-	-

% C.B.R. at 0.2" = 10.98 %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบ C.B.R. Field Test ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 28 วันบนแปลง  
คอนกรีต

	<b>DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING</b>	
	<b>FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY</b>	
	<b>LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333</b>	
	<b>SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)</b>	
	(Refer ASTM D1883)	
<b>Project :</b>	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road	

<b>COMPACTION DATA</b>		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.48
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORBTION	%	-

<b>C.B.R. LOAD TEST DATA</b>		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	257.45	85.82
0.050	401.62	133.87
0.075	489.16	163.05
0.100	638.48	212.83
0.150	751.75	250.58
0.200	818.69	272.90
0.250	854.73	284.91
0.300	0.00	0.00
0.400	0.00	0.00
0.500		
0.600		
% C.B.R. at 0.2" = 21.28 %		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333

SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)

(Refer ASTM D1883)


Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road

COMPACTION DATA		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/c	1.43
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING	-	
% WATER CONTENT AFTER SOAKING	-	
% ABSORPTION	%	-

C.B.R. LOAD TEST DATA		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	236.85	78.95
0.050	339.83	113.28
0.075	468.56	156.19
0.100	535.50	178.50
0.150	628.18	209.39
0.200	669.37	223.12
0.250	0.00	0.00
0.300	0.00	0.00
0.400		
0.500	-	-
0.600	-	-
% C.B.R. at 0.2" =	17.85	%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ง 6 ผลการทดสอบ C.B.R. Field Test ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 1 วันบนแปลงดินเหนียว

	<b>DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING</b>	
	<b>FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY</b>	
	<b>LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333</b>	
	<b>SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)</b>	
	(Refer ASTM D1883)	
<b>Project :</b>	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road	

COMPACTION DATA		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.55
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORBTION	%	-

C.B.R. LOAD TEST DATA		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	168.00	56.00
0.050	215.60	71.87
0.075	249.20	83.07
0.100	267.40	89.13
0.150	294.00	98.00
0.200	310.80	103.60
0.250	0.00	0.00
0.300	0.00	0.00
0.400	0.00	0.00
0.500		
0.600		
% C.B.R. at 0.2" =	8.91	%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333  
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)

(Refer ASTM D1883)

Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road

COMPACTION DATA


WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.60
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING	-	
% WATER CONTENT AFTER SOAKING	-	
% ABSORPTION	%	-

C.B.R. LOAD TEST DATA

PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	176.40	58.80
0.050	229.60	76.53
0.075	260.40	86.80
0.100	285.60	95.20
0.150	301.00	100.33
0.200	305.20	101.73
0.250	308.00	102.67
0.300	0.00	0.00
0.400	-	-
0.500	-	-
0.600	-	-

% C.B.R. at 0.2" = 9.52 %

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบ C.B.R. Field Test ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 3 วันบนแปลงดินเหนียว

 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333 SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED) (Refer ASTM D1883)		
Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road		
<b>COMPACTION DATA</b>		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.60
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORPTION	%	-
<b>C.B.R. LOAD TEST DATA</b>		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	89.60	29.87
0.050	147.00	49.00
0.075	229.60	76.53
0.100	275.80	91.93
0.150	382.20	127.40
0.200	441.00	147.00
0.250	0.00	0.00
0.300	0.00	0.00
0.400	0.00	0.00
0.500		
0.600		
% C.B.R. at 0.2" =	9.80	%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333

SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)

(Refer ASTM D1883)

Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road

COMPACTION DATA


WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.55
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORPTION	%	-

C.B.R. LOAD TEST DATA

PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	89.60	29.87
0.050	155.40	51.80
0.075	207.20	69.07
0.100	240.80	80.27
0.150	317.80	105.93
0.200	376.60	125.53
0.250	431.20	143.73
0.300	0.00	0.00
0.400		
0.500	-	-
0.600	-	-

% C.B.R. at 0.2" = 8.37 %

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบ C.B.R. Field Test ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 7 วันบนแปลงดินเหนียว

 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333 SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED) (Refer ASTM D1883)		
Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road		
<b>COMPACTION DATA</b>		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.58
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORBTION	%	-
<b>C.B.R. LOAD TEST DATA</b>		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	133.00	44.33
0.050	215.60	71.87
0.075	277.20	92.40
0.100	348.60	116.20
0.150	455.00	151.67
0.200	546.00	182.00
0.250	0.00	0.00
0.300	0.00	0.00
0.400	0.00	0.00
0.500		
0.600		
% C.B.R. at 0.2" = 12.13 %		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333**

**SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)**


(Refer ASTM D1883)

**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road

COMPACTION DATA		
WET DENSITY		g/cc
DRY DENSITY		g/c      1.56
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING		g
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING		%
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORBTION		%
C.B.R. LOAD TEST DATA		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	113.40	37.80
0.050	180.60	60.20
0.075	259.00	86.33
0.100	319.20	106.40
0.150	422.80	140.93
0.200	532.00	177.33
0.250	588.00	196.00
0.300	0.00	0.00
0.400	-	-
0.500	-	-
0.600	-	-
% C.B.R. at 0.2" =		11.82      %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ง 9 ผลการทดสอบ C.B.R. Field Test ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 14วันบนแปลงดินเหนียว

	<b>DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING</b>	
	<b>FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY</b>	
	<b>LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333</b>	
	<b>SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)</b>	
(Refer ASTM D1883)		
<b>Project :</b>	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road	

<b>COMPACTION DATA</b>		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.56
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORBTION	%	-
<b>C.B.R. LOAD TEST DATA</b>		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	180.22	60.07
0.050	267.75	89.25
0.075	360.43	120.14
0.100	458.26	152.75
0.150	561.24	187.08
0.200	643.63	214.54
0.250	0.00	0.00
0.300	0.00	0.00
0.400	0.00	0.00
0.500		
0.600		
% C.B.R. at 0.2" =	15.28	%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333**

**SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)**

(Refer ASTM D1883)

**Project :** Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road

**COMPACTION DATA**


WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.60
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORPTION	%	-

**C.B.R. LOAD TEST DATA**

PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	221.41	73.80
0.050	262.60	87.53
0.075	381.03	127.01
0.100	468.56	156.19
0.150	586.99	195.66
0.200	674.52	224.84
0.250	731.16	243.72
0.300	0.00	0.00
0.400		
0.500	-	-
0.600	-	-

% C.B.R. at 0.2" = 16.25 %

ตารางที่ ง 10 ผลการทดสอบ C.B.R. Field Test ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 28วันบนแปลงดินเหนียว

		
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333		
SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED) (Refer ASTM D1883)		
Project :	Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road	
<b>COMPACTION DATA</b>		
WET DENSITY	g/cc	
DRY DENSITY	g/cc	1.56
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g	
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%	
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING		-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING		-
% ABSORBTION	%	-
<b>C.B.R. LOAD TEST DATA</b>		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	205.96	68.65
0.050	324.39	108.13
0.075	386.18	128.73
0.100	489.16	163.05
0.150	592.14	197.38
0.200	669.37	223.12
0.250	762.05	254.02
0.300	0.00	0.00
0.400	0.00	0.00
0.500		
0.600		
% C.B.R. at 0.2" =	16.31	%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT ' S INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333

SUMMARY OF RESULTS (CBR-UNSOAKED)

(Refer ASTM D1883)

Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road


COMPACTION DATA	
WET DENSITY	g/cc
DRY DENSITY	g/d 1.68
SAMPLE WEIGHT BEFORE SOAKING	g
% WATER CONTENT BEFORE SOAKING	%
SAMPLE WEIGHT AFTER SOAKING	-
% WATER CONTENT AFTER SOAKING	-
% ABSORPTION	% -


C.B.R. LOAD TEST DATA		
PENETRATION, in.	LOAD, lbs.	LOAD, psi.
0.000	0.00	0.00
0.025	205.96	68.65
0.050	360.43	120.14
0.075	540.65	180.22
0.100	669.37	223.12
0.150	798.10	266.03
0.200	978.31	326.10
0.250	1096.74	365.58
0.300	0.00	0.00
0.400	-	-
0.500	-	-
0.600	-	-
% C.B.R. at 0.2" = 22.31 %		

ภาคผนวก จ

ผลการทดสอบ UNCONFINED COMPRESSTION TEST

ตารางที่ จ 1 ผลการทดสอบ UNCONFINED COMPRESSTION TEST ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 1 วัน

 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING ACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOG LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 02 - 329 - 8333					
UNCONFINED COMPACTION TEST (Undisturbed)					
(Refer to ASTM D 2166)					
UNCONFINED TEST RESULT :					
Deformation dial Reading (Div)	Vertical Deformation(mm.)	Axial Strin (%)	Correcter Area (cm <sup>2</sup> )	Axial Load (kg.)	Vertical Stress (ksc)
0	0	0	97.07	0	0
20	0.20	1.19	98.24	5.72	0.06
40	0.40	2.38	99.44	11.43	0.11
60	0.60	3.57	100.67	15.88	0.16
80	0.80	4.76	101.93	20.32	0.20
100	1.00	5.96	103.22	25.09	0.24
120	1.20	7.15	104.54	33.03	0.32
140	1.40	8.34	105.90	38.11	0.36
160	1.60	9.53	107.29	42.55	0.40
180	1.80	10.72	108.72	45.41	0.42
200	2.00	11.91	110.19	48.27	0.44
220	2.20	13.10	111.71	49.54	0.44
240	2.40	14.29	113.26	50.49	0.45
260	2.60	15.49	114.85	50.49	0.44
280	2.80	16.68	116.50	50.49	0.43
300	3.00	17.87	118.19	49.86	0.42
320	3.20	19.06	119.93	48.90	0.41
Unconfined Compressive Strength, (ksc) =		0.45	Unconfined Shear Strength, (ksc) =		0.22





**UNCONFINED COMPACTION TEST (Undisturbed)**


(Refer to ASTM D 2166)

Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand,as Subbase of Road


**UNCONFINED TEST RESULT :**


Deformation dial Reading (Div)	Vertical Deformation(mm.)	Axial Strin (%)	Correcter Area (cm <sup>2</sup> )	Axial Load (kg.)	Vertical Stress (ksc)
0	0	0	97.07	0	0
20	0.20	1.19	98.24	8.57	0.09
40	0.40	2.38	99.44	13.97	0.14
60	0.60	3.57	100.67	19.37	0.19
80	0.80	4.76	101.93	24.45	0.24
100	1.00	5.96	103.22	29.21	0.28
120	1.20	7.15	104.54	32.71	0.31
140	1.40	8.34	105.90	35.57	0.34
160	1.60	9.53	107.29	37.15	0.35
180	1.80	10.72	108.72	37.47	0.34
200	2.00	11.91	110.19	37.47	0.34
220	2.20	13.10	111.71	34.93	0.31

Unconfined Compressive Strength,(ksc) = 0.35      Unconfined Shear Strength,(ksc) = 0.17



ตารางที่ จ 2 ผลการทดสอบ UNCONFINED COMPRESSION TEST ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 3วัน

 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING ACUITY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOG LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 02 - 329 - 8333					
UNCONFINED COMPACTION TEST (Undisturbed)					
(Refer to ASTM D 2166)					
Project :		Properties of Compact Materials, Latex and sand,as Subbase of Road			
Deformation	Vertical	Axial Strin	Correceter Area	Axial Load	Vertical
dial Reading (Div)	Deformation(mm.)	(%)	(cm <sup>2</sup> .)	(kg.)	Stress (ksc)
0	0	0	97.07	0	0
20	0.20	1.19	98.24	6.99	0.07
40	0.40	2.38	99.44	17.78	0.18
60	0.60	3.57	100.67	29.21	0.29
80	0.80	4.76	101.93	41.92	0.41
100	1.00	5.96	103.22	55.25	0.54
120	1.20	7.15	104.54	67.32	0.64
140	1.40	8.34	105.90	80.02	0.76
160	1.60	9.53	107.29	93.36	0.87
180	1.80	10.72	108.72	106.06	0.98
200	2.00	11.91	110.19	118.76	1.08
220	2.20	13.10	111.71	130.83	1.17
240	2.40	14.29	113.26	142.90	1.26
260	2.60	15.49	114.85	153.69	1.34
280	2.80	16.68	116.50	163.22	1.40
300	3.00	17.87	118.19	171.48	1.45
320	3.20	19.06	119.93	178.46	1.49
340	3.40	20.25	121.72	185.45	1.52
360	3.60	21.44	123.56	189.26	1.53
380	3.80	22.63	125.46	192.44	1.53
400	4.00	23.82	127.43	193.71	1.52
420	4.20	25.01	129.45	194.34	1.50
Unconfined Compressive Strength,(ksc) =		1.53	Unconfined Shear Strength,(ksc) =		0.77






UNCONFINED COMPACTION TEST (Undisturbed)  
 (Refer to ASTM D 2166)


Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road


UNCONFINED TEST RESULT :

Deformation dial Reading (Div)	Vertical Deformation(mm.)	Axial Strain (%)	Correcter Area (cm <sup>2</sup> .)	Axial Load (kg.)	Vertical Stress (ksc)
0	0	0	97.07	0	0
20	0.20	1.19	98.24	5.08	0.05
40	0.40	2.38	99.44	10.16	0.10
60	0.60	3.57	100.67	16.51	0.16
80	0.80	4.76	101.93	25.40	0.25
100	1.00	5.96	103.22	35.57	0.34
120	1.20	7.15	104.54	45.73	0.44
140	1.40	8.34	105.90	56.52	0.53
160	1.60	9.53	107.29	66.05	0.62
180	1.80	10.72	108.72	76.85	0.71
200	2.00	11.91	110.19	87.01	0.79
220	2.20	13.10	111.71	97.81	0.88
240	2.40	14.29	113.26	106.70	0.94
260	2.60	15.49	114.85	116.86	1.02
280	2.80	16.68	116.50	125.11	1.07
300	3.00	17.87	118.19	133.37	1.13
320	3.20	19.06	119.93	139.09	1.16
340	3.40	20.25	121.72	143.53	1.18
360	3.60	21.44	123.56	147.34	1.19
380	3.80	22.63	125.46	149.25	1.19
400	4.00	23.82	127.43	149.88	1.18
420	4.20	25.01	129.45	149.57	1.16
440	4.40	26.21	131.54	148.61	1.13
460	4.60	27.40	133.70	146.07	1.09
Unconfined Compressive Strength,(ksc) =		1.19	Unconfined Shear Strength,(ksc) =		0.60



ตารางที่ จ 3 ผลการทดสอบ UNCONFINED COMPRESSTION TEST ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 7วัน

 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING ACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT' S INSIITUTE OF TECHNOLOG LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 02 - 329 - 8333					
UNCONFINED COMPACTION TEST (Undisturbed) (Refer to ASTM D 2166)					
Project :		Properties of Compact Materials, Latex and sand,as Subbase of Road			
UNCONFINED TEST RESULT :					
Deformation dial Reading (Div)	Vertical Deformation(mm.)	Axial Strin (%)	Correceter Area (cm <sup>2</sup> .)	Axial Load (kg.)	Vertical Stress (ksc)
0	0	0	97.07	0	0
50	0.50	2.98	100.05	17.78	0.18
100	1.00	5.96	103.22	47.63	0.46
150	1.50	8.93	106.59	95.27	0.89
200	2.00	11.91	110.19	147.98	1.34
250	2.50	14.89	114.05	184.18	1.61
300	3.00	17.87	118.19	218.47	1.85
350	3.50	20.85	122.63	250.86	2.05
400	4.00	23.82	127.43	278.17	2.18
450	4.50	26.80	132.61	299.77	2.26
500	5.00	29.78	138.23	315.64	2.28
550	5.50	32.76	144.36	325.81	2.26
600	6.00	35.74	151.05	329.62	2.18
650	6.50	38.71	158.39	327.08	2.07
Unconfined Compressive Strength,(ksc) =		2.28	Unconfined Shear Strength,(ksc) =		1.14






**UNCONFINED COMPACTION TEST (Undisturbed)**

(Refer to ASTM D 2166)


Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road


**UNCONFINED TEST RESULT :**

Deformation dial Reading (Div)	Vertical Deformation(mm.)	Axial Strain (%)	Correcter Area (cm <sup>2</sup> )	Axial Load (kg.)	Vertical Stress (ksc)
0	0	0	97.07	0	0
50	0.50	2.98	100.05	22.23	0.22
100	1.00	5.96	103.22	71.13	0.69
150	1.50	8.93	106.59	124.48	1.17
200	2.00	11.91	110.19	162.59	1.48
250	2.50	14.89	114.05	208.95	1.83
300	3.00	17.87	118.19	248.96	2.11
350	3.50	20.85	122.63	281.35	2.29
400	4.00	23.82	127.43	300.40	2.36
450	4.50	26.80	132.61	312.47	2.36
500	5.00	29.78	138.23	327.08	2.37
550	5.50	32.76	144.36	335.97	2.33
Unconfined Compressive Strength, (ksc) =		2.37	Unconfined Shear Strength, (ksc) =		1.18



ตารางที่ จ 4 ผลการทดสอบ UNCONFINED COMPRESSTION TEST ของดินทรายผสมสาร Latex 5% ที่เวลา 14วัน

 <b>DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING</b> <b>ACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOG</b> <b>LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 02 - 329 - 8333</b>					
<b>UNCONFINED COMPACTION TEST (Undisturbed)</b> <i>(Refer to ASTM D 2166)</i>					
Project :		Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road			
<b>UNCONFINED TEST RESULT :</b>					
Deformation dial Reading (Div)	Vertical Deformation(mm.)	Axial Strin (%)	Correcter Area (cm <sup>2</sup> .)	Axial Load (kg.)	Vertical Stress (ksc)
0	0	0	97.07	0	0
50	0.50	2.98	100.05	25.87	0.26
100	1.00	5.96	103.22	82.31	0.80
150	1.50	8.93	106.59	143.46	1.35
200	2.00	11.91	110.19	206.96	1.88
250	2.50	14.89	114.05	261.05	2.29
300	3.00	17.87	118.19	310.44	2.63
350	3.50	20.85	122.63	352.77	2.88
400	4.00	23.82	127.43	386.87	3.04
450	4.50	26.80	132.61	409.21	3.09
500	5.00	29.78	138.23	420.97	3.05
550	5.50	32.76	144.36	420.97	2.92
600	6.00	35.74	151.05	409.21	2.71
Unconfined Compressive Strength,(ksc) =		3.09	Unconfined Shear Strength,(ksc) =		1.54



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 92 และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**UNCONFINED COMPACTION TEST (Undisturbed)**

(Refer to ASTM D 2166)

Project : Properties of Compact Materials, Latex and sand, as Subbase of Road

**UNCONFINED TEST RESULT :**

Deformation dial Reading (Div)	Vertical Deformation(mm.)	Axial Strain (%)	Correcter Area (cm <sup>2</sup> )	Axial Load (kg.)	Vertical Stress (ksc)
0	0	0	97.07	0	0
50	0.50	2.98	100.05	23.52	0.24
100	1.00	5.96	103.22	77.61	0.75
150	1.50	8.93	106.59	136.40	1.28
200	2.00	11.91	110.19	199.90	1.81
250	2.50	14.89	114.05	256.35	2.25
300	3.00	17.87	118.19	305.73	2.59
350	3.50	20.85	122.63	349.24	2.85
400	4.00	23.82	127.43	383.34	3.01
450	4.50	26.80	132.61	405.69	3.06
500	5.00	29.78	138.23	413.92	2.99
550	5.50	32.76	144.36	411.57	2.85

Unconfined Compressive Strength, (ksc) = 3.06      Unconfined Shear Strength, (ksc) = 1.53

