

การศึกษาผลของความร้อนที่เร่งสารซูเปอร์พลาสติกไซเซอร์ต่อคุณภาพของมอร์ตาร์

A STUDY ON EFFECT OF HEAT SIMULATION TO SUPERPLASTICIZER
FOR ENHANCEMENT OF MORTAR BEHAVIOR



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2561

การศึกษาผลของความร้อนที่เร่งสารซูเปอร์พลาสติกไซเซอร์ต่อคุณภาพของมอร์ตาร์

A STUDY ON EFFECT OF HEAT SIMULATION TO SUPERPLASTICIZER
FOR ENHANCEMENT OF MORTAR BEHAVIOR



ชัชวาล หนูนาค
วรท สิทธิไกรวงษ์
อนิรุทธ์ หลอดแก้ว

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

A STUDY ON EFFECT OF HEAT SIMULATION TO SUPERPLASTICIZER
FOR ENHANCEMENT OF MORTAR BEHAVIOR



CHATCHAWARN NUNAK

WAROT SITTHIKRAIWONG

ANIRUT LORDKAEW

A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT

OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF

BACHELOR OF ENGINEERING IN CIVIL ENGINEERING

FACULTY OF ENGINEERING

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ACADEMIC YEAR 2018

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองโครงการพิเศษ

หัวข้อโครงการพิเศษ การศึกษาผลของความร้อนที่เร่งสารซูเปอร์พลาสติไซเซอร์ต่อคุณภาพของมอร์ตาร์

นักศึกษา ชัชวาล หนูนา รหัสประจำตัว 58010271

วรท สิทธิไกรวงษ์ รหัสประจำตัว 58011093

อนิรุทธ์ หลอดแก้ว รหัสประจำตัว 58011396

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อ.อุษะ ศิริแก้ว

คณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ	ลายมือชื่อ
รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร	
ผศ.ดร.ชลิตา อุตะภา	
ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤษ์	

ภาควิชาวิศวกรรมโยธารับรองแล้ว



(ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การศึกษาผลของความร้อนที่เร่งสารซูเปอร์พลาสติไซเซอร์ต่อคุณภาพของ มอร์ตาร์

นายชัชวาล	หนูนา	รหัสประจำตัว	58010271
นายวรท	สิทธิไกรวงษ์	รหัสประจำตัว	58011093
นายอนิรุทธิ์	หลอดแก้ว	รหัสประจำตัว	58011396

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร และ อาจารย์อุบะ ศิริแก้ว
ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

ในประเทศไทยคอนกรีตเป็นวัสดุหลักในสิ่งก่อสร้างเกือบทุกอย่าง เนื่องจากมีราคาถูกและทำงานง่าย แต่มีข้อเสียคือต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนากำลัง ด้วยสภาพของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การเร่งปฏิกิริยาของคอนกรีตจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยนิยมใช้สารผสมเพิ่ม (Admixture) ชนิดลดน้ำปริมาณสูง จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิมีผลให้สารลดน้ำปริมาณสูงทำงานได้ดีขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความร้อนที่มีผลต่อสารซูเปอร์พลาสติไซเซอร์ ในการช่วยให้มีกำลังรับแรงอัดและการไหลที่ดีขึ้น สารผสมเพิ่มที่ใช้คือ Polycarboxylic acid (PCa) และ Sulfonated Naphthalene Formaldehyde (SNF) โดยใช้วิธีการให้ความร้อนแก่สารด้วยอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2, 24 และ 48 ชั่วโมง แล้วพักสารไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 0, 24 และ 168 ชั่วโมง เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาที่เปลี่ยนไปต่อประสิทธิภาพของสาร จากนั้นนำสารจากแต่ละชุดตัวอย่างมาผสมกับมอร์ตาร์แล้วทดสอบการไหลแผ่ด้วยโต๊ะการไหล (Flow table) และทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัย (Compressive strength) ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า กระบวนการให้ความร้อนสามารถเร่งคุณภาพของสารซูเปอร์พลาสติไซเซอร์ โดยเพิ่มกำลังรับแรงอัด และความสามารถในการไหลให้แก่มอร์ตาร์ที่นำสารเหล่านี้มาผสม และยังคงคุณภาพไว้ได้หลังพักที่อุณหภูมิห้อง โดยเปรียบเทียบกับผลการทดสอบจากมอร์ตาร์ที่ผสมสารซูเปอร์พลาสติไซเซอร์ที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน

Study on effect of heat stimulation to super plasticizer for enhancement of mortar behavior

Mr. Chatchawarn Nunak Student ID. 58010271

Mr. Warot Sitthikraiwong Student ID. 58011093

Mr. Anirut Lordkaew Student ID. 58011396

Advisors: Assoc. Prof. Laemthong Laokhongthavorn and Miss Uba Sirikaew

Academic Year 2018

ABSTRACT

The objective of this special project is to study the effect of thermal stimulation of superplasticizer on compressive strength and work ability of mortar. Currently, in Thailand, concrete is a basic construction material, while superplasticizer is an admixture for an early strength of concrete. The previous study showed that thermal can improve effect of superplasticizer to cement and work ability of concrete. This study was designing to improve efficiency of superplasticizer to increase compressive strength and work ability of concrete. Two types of superplasticizers are used, Polycarboxylic acid (PCa) and Sulfonated Naphthalene Formaldehyde (SNF). Those chosen superplasticizers were heated at 50 and 60°C for various times 2, 24, and 48 hours, then leaving at the room temperature for 0, 24, and 168 hours, respectively. For study the heating effect of those mixed mortars, flow rate and compressive strength are obtained as given in the detail.

กิตติกรรมประกาศ

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ พวกข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิด อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนบริษัท ชิก้า จำกัด ที่ให้การสนับสนุนด้านสารผสมเพิ่มในการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่พวกข้าพเจ้า

สุดท้ายขอขอบพระคุณ รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร, อาจารย์อุบะ ศิริแก้ว และ Prof.Date อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้คำปรึกษาและกำลังใจที่ดี ขอขอบคุณพี่ปรานค์ สรรพพามา, คุณสมบัติ เนตรสว่างและทุกท่านผู้มีได้เอื้อนามที่ให้การช่วยเหลือตลอดการทำวิทยานิพนธ์นี้

ชัชวาล หนูนาค
วรท สิทธิไกรวงษ์
อนิรุทธิ์ หลอดแก้ว

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 จุดประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา.....	2
1.4 วิธีการวิจัย.....	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2	3
2.1 ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland cement)	3
2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Type – I).....	3
2.1.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Type – II).....	4
2.1.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เกิดแรงสูงเร็ว (Type – III)	4
2.1.4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เกิดความร้อนต่ำ (Type – IV).....	4
2.1.5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้านทานซัลเฟตได้สูง (Type – V).....	4
2.2 ปฏิกริยาระหว่างซีเมนต์กับน้ำ	5
2.3 มอร์ตาร์ (Mortar)	6
2.4 น้ำผสมคอนกรีต (Mixing water).....	6

2.5 สัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c Ratio)	7
2.6 มวลรวมละเอียด (Fine aggregate)	7
2.7 สารผสมเพิ่ม (Admixture).....	7
2.7.1 สารลดน้ำปริมาณสูง (Superplasticizer).....	8
บทที่ 3	10
ระเบียบวิธีการวิจัย.....	10
3.1 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ	10
3.2 สัดส่วนในการผสมมอร์ตาร์.....	12
3.3 ขั้นตอนการดำเนินการ	13
3.3.1 การทดสอบหาความชื้นเหลือของซีเมนต์มอร์ตาร์	13
3.3.2 ผสมมอร์ตาร์	14
3.3.3 การหล่อตัวอย่างมอร์ตาร์	14
3.3.4 การเก็บรักษาตัวอย่างมอร์ตาร์.....	14
3.4 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล.....	15
3.4.1 การทดสอบหาค่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ (Compressive strength test).....	15
3.4.2 การทดสอบการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ (Flow of Hydraulic Cement Mortar Test).....	15
บทที่ 4	17
ผลการศึกษา	17
4.1 ความชื้นเหลือที่เหมาะสมของซีเมนต์มอร์ตาร์ (Consistency of cement mortar).....	17
4.2 ความสามารถในการไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ (Flowing ability of cement mortar) 17	
4.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ ระยะเวลาให้ความร้อนและระยะเวลาหลังให้ความร้อนของสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอซซิเลต	17

4.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ ระยะเวลาให้ความร้อนและระยะเวลาหลังให้ความร้อนของสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซิลิโพนีตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์	20
4.3 กำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ (Compressive strength of cement mortar)	22
4.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ ระยะเวลาให้ความร้อนและระยะเวลาหลังให้ความร้อนของสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอซิลิเลต	22
4.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ ระยะเวลาให้ความร้อนและระยะเวลาหลังให้ความร้อนของสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซิลิโพนีตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์	24
บทที่ 5	27
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ	27
5.1 สรุปผลการศึกษา.....	27
5.1.1 ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงชนิดโพลีคาบอซิลิเลต.....	27
5.1.2 ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงชนิดซิลิโพนีตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์	28
5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ	28
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	28
ภาคผนวก	29
ผลการทดสอบ	29

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 ปริมาณสารประกอบพื้นฐานของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แต่ละประเภท	5
ตารางที่ 3.1 เกณฑ์กำหนดหนดคุณสมบัติทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาตามมาตรฐาน ASTM C150-02a	10
ตารางที่ 3.2 ลำดับขั้นตอนการควบคุมอุณหภูมิของสารลดน้ำปริมาณสูง	11
ตารางที่ 3.3 สัดส่วนในการผสมมอร์ตาร์	12
ตารางที่ 4.1 ความชื้นเหลวที่เหมาะสมของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารแต่ละชนิด	17
ตารางที่ 4.2 ค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอซิเลตที่ผ่าน.....	19
ตารางที่ 4.3 ค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซิลโฟเนตแนพธาไลน์ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ผ่านกระบวนการแต่ละประเภท	21
ตารางที่ 4.3(ต่อ) ค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซิลโฟเนตแนพธาไลน์ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ผ่านกระบวนการแต่ละประเภท	22
ตารางที่ 4.4 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอซิเลตที่ผ่านกระบวนการแต่ละประเภท.....	23
ตารางที่ 4.5 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซิลโฟเนตแนพธาไลน์ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ผ่านกระบวนการแต่ละประเภท	25
ตารางที่ ผ.1.1 ความชื้นเหลวที่เหมาะสมของสารชนิดโพลีคาบอซิเลต.....	30
ตารางที่ ผ.1.2 ความชื้นเหลวที่เหมาะสมของสารชนิดซิลโฟเนตแนพธาไลน์ฟอร์มัลดีไฮด์.....	30
ตารางที่ ผ.2.1 เปอร์เซนต์การไหลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบอซิเลตที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 °C	31
ตารางที่ ผ.2.2 เปอร์เซนต์การไหลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดซิลโฟเนตแนพธาไลน์ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 °C	32
ตารางที่ ผ.3.1 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบอซิเลตที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 °C ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน.....	33

ตารางที่ ผ.3.2 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดซิลโฟเนตแนพธาลินฟอร์มัลดีไฮด์ที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50และ60 °c ที่ระยะเวลาการบ่ม 7วัน.....34

ตารางที่ ผ.3.3 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบอกลีเลตที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50และ60 °c ที่ระยะเวลาการบ่ม 28วัน.....35

ตารางที่ ผ.3.4 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดซิลโฟเนตแนพธาลินฟอร์มัลดีไฮด์ที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50และ60 °c ที่ระยะเวลาการบ่ม 28วัน.....36



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันคอนกรีตเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคารสูง รถไฟฟ้า ถนน เป็นต้น เพราะมีความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยาวนาน และมีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม คอนกรีตจึงเป็นวัสดุหลักในพื้นฐานของสิ่งก่อสร้างเกือบทุกอย่าง อุตสาหกรรมคอนกรีตจึงเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast concrete) ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการก่อสร้างจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast concrete) คือ ชิ้นส่วนคอนกรีตที่ได้จากการหล่อและพร้อมใช้งาน มีคุณภาพได้มาตรฐานมากกว่าการหล่อในที่ เนื่องจากมีการควบคุมกระบวนการผลิตจากโรงงานและในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป นั้นต้องการการพัฒนากำลังรับแรงอัดช่วงต้นของคอนกรีตสูง เนื่องจากความต้องการใช้งานที่รวดเร็ว จึงนิยมใช้สารผสมเพิ่ม (Admixture) ชนิดลดน้ำปริมาณสูง ซึ่งทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการรับกำลังอัดได้เร็วขึ้นและทำให้นำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สารผสมเพิ่มนี้มีคุณสมบัติในการลดปริมาณน้ำในส่วนผสมของคอนกรีตลงได้และเพิ่มค่าการยุบตัวของคอนกรีตเพื่อการไหลเข้าแบบง่ายโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ำ

ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆในระบบของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป นั้นมีการใช้คอนกรีตในปริมาณมหาศาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งปลูกสร้างและแน่นอนว่าหากมีการใช้คอนกรีตในปริมาณมากก็ต้องใช้สารผสมเพิ่มดังกล่าวในปริมาณมากด้วยเช่นกัน และจากการศึกษาพบว่า อุณหภูมิมีการส่งผลให้สารลดน้ำปริมาณสูง มีการทำงานได้ดีขึ้น⁽¹⁾ และยังพบอีกว่า การให้ความร้อนแก่สารลดน้ำปริมาณสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารผสมเพิ่มที่อุณหภูมิปกติ⁽²⁾ แต่ยังไม่พบงานวิจัยใดที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสารผสมเพิ่มหลังจากผ่านการให้ความร้อน

ผู้ทำการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้จึงจัดทำกรวิจัยนี้ขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของสารผสมเพิ่มให้ดียิ่งขึ้นซึ่งทำให้สามารถคงประสิทธิภาพของคอนกรีตไว้ได้โดยใช้สารผสมเพิ่มในปริมาณที่น้อยลงและยังสามารถลดต้นทุนการใช้สารผสมเพิ่มในการก่อสร้างลงได้

1.2 จุดประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาผลของความร้อนที่ให้อุณหภูมิเพิ่มโดยศึกษาค่าการไหลผ่านและกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์
- 2) เพื่อศึกษาผลงานเก่าในเพิ่มประสิทธิภาพสารผสมเพิ่มโดยการให้ความร้อน

1.3 ขอบเขตการศึกษา

- 1) ศึกษาสารผสมเพิ่มชนิดลดน้ำปริมาณสูง 2 ชนิด คือ โพลีคาบอกลีต (PCa) , ซัลโฟเนตแนพธา ลินฟอร์มาลดีไฮด์ (SNF)
- 2) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของสารผสมเพิ่มหลังจากให้ความร้อนที่อุณหภูมิคงที่ที่ 50 และ 60 องศาเซลเซียส โดยสารผสมเพิ่มเป็นสารผสมเพิ่มประเภทลดน้ำปริมาณสูง
- 3) คอนกรีตใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 1 เท่านั้น
- 4) ระยะเวลาในการให้ความร้อนแก่สารผสมเพิ่มคือ 2 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง
- 5) ระยะเวลาที่ทิ้งไว้หลังจากการให้ความร้อนเสร็จสิ้น คือ 24 ชั่วโมง และ 168 ชั่วโมง

1.4 วิธีการวิจัย

- 1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- 2) ออกแบบวิธีการทดสอบโดยคำนวณ อัตราส่วนผสมของคอนกรีต และค่า w/c ที่เหมาะสม
- 3) วางแผนเกี่ยวกับวัน และเวลาทำการทดลองเพื่อไม่เกิดการซ้อนทับกัน
- 4) การทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของมอร์ตาร์มีดังนี้
 - การทดสอบการแผ่ไหลของซีเมนต์มอร์ตาร์
 - การทดสอบกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์
 - การทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์
- 5) วิเคราะห์ผลเพื่อหาความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้จริงในอุตสาหกรรมคอนกรีต

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้สารผสมเพิ่มที่ผ่านการให้ความร้อนได้
- 2) ผลการทดสอบคุณสมบัติมอร์ตาร์ เป็นไปตามที่คาดการณ์

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) เพื่อแสดงให้กลุ่มอุตสาหกรรมคอนกรีตเห็นว่า การให้ความร้อนแก่สารผสมเพิ่มก่อนการนำไปใช้งานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแก่สารผสมเพิ่มได้
- 2) เพื่อที่จะสามารถลดการใช้สารผสมเพิ่มได้โดยที่ประสิทธิภาพยังคงเทียบเท่ากับปกติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อลดต้นทุนในการใช้สารผสมเพิ่มเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

จากการศึกษาผลของความร้อนที่เร่งสารซูเปอร์พลาสติกไซเซอร์ต่อคุณภาพของมอร์ตาร์ ได้มีการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากวารสารทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานของคอนกรีต สารผสมเพิ่มของคอนกรีต รวมไปถึงเนื้อหาความสำคัญที่นำมาประกอบการศึกษาคั้งนี้

2.1 ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland cement)

ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland cement) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเหนียวเกาะ มีลักษณะเป็น ตัวเชื่อมประสาน (Binder) มีความสามารถที่จะเชื่อมจับ (Bonding) วัสดุและส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน เป็นชั้นเดียว โดยทั่วไปมักจะนิยมเรียกซีเมนต์ชนิดนี้ว่า ไฮดรอลิกซีเมนต์ (Hydraulic cement) ทั้งนี้ เพราะต้องใช้น้ำผสม โดยที่ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์เป็นซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีสารประกอบรวมกันอยู่หลายชนิด แต่มีสารประกอบพื้นฐาน 4 ชนิดคือ

- 1) ไตรแคลเซียมซิลิเกต (tricalcium silicate, $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$) แทนด้วยสัญลักษณ์ C_3S
- 2) ไดแคลเซียมซิลิเกต (dicalcium silicate, $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$) แทนด้วยสัญลักษณ์ C_2S
- 3) ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (tricalcium aluminate, $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) แทนด้วยสัญลักษณ์ C_3A
- 4) เตตระแคลเซียมเฟอร์โรอะลูมิเนต (tetracalcium ferro aluminate, $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) แทนด้วยสัญลักษณ์ C_4AF

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนสารประกอบดังกล่าวนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคมซีเมนต์ (Cement Association) โดยที่มาตรฐานทดสอบวัสดุอเมริกัน รหัส ซี - 150 (ASTM C - 150) ได้แบ่งซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็น 5 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 2.1 ได้แก่

2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Type - I normal Portland cement หรือ standard Portland cement หรือ ordinary Portland cement หรือ OPC)

เป็นปูนซีเมนต์มาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องการสมบัติพิเศษ นอกเหนือไปกว่าธรรมดา โดยที่ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับซัลเฟตจากดิน หรือน้ำและไม่ทนทานต่อปฏิกิริยาเคมี

2.1.2 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Type – II modified Portland cement หรือ moderate heat Portland cement หรือ MHPC)

เป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ที่ดัดแปลงให้มีความต้านทานต่อซัลเฟตปานกลาง ความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์และน้ำจะต่ำกว่าและเพิ่มได้ช้ากว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ธรรมดา แต่ยังคงมากกว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์เกิดความร้อนต่ำ ดังนั้นจึงสามารถช่วยลดอุณหภูมิของคอนกรีตในสภาวะอากาศร้อนได้ดี

2.1.3 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์เกิดแรงสูงเร็ว (Type – III high – early strength Portland cement หรือ rapid hardening Portland cement หรือ RHC หรือ HESC)

ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทนี้เนื้อปูนจะบดละเอียดกว่าปูนซีเมนต์แบบธรรมดา เป็นผลทำให้แข็งตัวและรับแรงได้เร็วกว่าแบบธรรมดาแต่จะต้องบ่มให้ดี โดยปกติจะสามารถรับแรงได้เมื่อคอนกรีตมีอายุเพียงประมาณ 1 ถึง 3 วัน จึงนิยมนำไปใช้กับงานเร่งด่วนที่ต้องทำแข่งกับเวลา หรือในกรณีที่ต้องการถอดหรือรื้อแบบเร็วกว่าปกติ นอกจากนั้นยังนิยมนำไปใช้กับงานที่จำเป็นต้องทำในช่วงอากาศหนาวเย็นเนื่องจากคอนกรีตจะแข็งตัวก่อนที่น้ำซึ่งใช้ผสมจะแข็งตัวเสียก่อน และขณะเกิดปฏิกิริยาจะมีความร้อนสูง (Heat of hydration) เพราะความร้อนนี้เองจึง ไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ (Mass concrete)

2.1.4 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์เกิดความร้อนต่ำ (Type – IV low – heat Portland cement หรือ LHC)

จัดเป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ที่เหมาะสมกับงานซึ่งต้องการควบคุมทั้งปริมาณและอัตราความร้อนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด การเกิดกำลัง (strength) ของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆ จึงนิยมนำไปใช้กับงานขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกั้นน้ำซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นในคอนกรีตถ้ามากเกินไปจะเป็นอันตรายอย่างมากกับโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากจะทำให้เกิดการแตกหรือร้าวได้ แต่ในระยะยาวความแข็งแรงของคอนกรีตจะมีเท่ากับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ธรรมดาและทนทานต่อสารเคมีมากกว่า

2.1.5 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ต้านทานซัลเฟตได้สูง (Type – V Sulphate resistance Portland cement หรือ SRC)

จัดเป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ที่มีสมบัติในการต้านทานซัลเฟตได้สูงเนื่องจากมีปริมาณของ ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (C_3A) ต่ำมากซึ่งไตรแคลเซียมอะลูมิเนตจะสามารถทำปฏิกิริยา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กับซัลเฟตได้ง่าย จึงเหมาะที่จะใช้กับงานก่อสร้างในบริเวณที่มีการสัมผัสกับซัลเฟตที่เข้มข้น เช่น ในบริเวณดินหรือน้ำที่มีความเป็นด่างสูง ระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ประเภทนี้ จะช้ากว่าประเภทอื่นๆ ในการผสมไม่ควรใช้น้ำที่มีสารแคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride, CaCl₂) หรือเกลือเพราะจะทำให้คอนกรีตไม่ทนต่อซัลเฟต

ตารางที่ 2.1 ปริมาณสารประกอบพื้นฐานของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แต่ละประเภท⁽³⁾

ชนิดซีเมนต์	องค์ประกอบ (%)							ส่วนที่สูญเสียจากกระบวนการเผาไหม้
	C ₃ S	C ₂ S	C ₃ A	C ₄ AF	CaSO ₄	Free CaO	MgO	
I	49	25	12	8	2.9	0.8	2.4	1.2
II	46	29	6	12	2.8	0.6	3.0	1.0
III	56	15	12	8	3.9	1.3	2.6	1.9
IV	30	46	5	13	2.9	0.3	2.7	1.0
V	43	36	4	12	2.7	0.4	1.6	1.0


2.2 ปฏิกริยาระหว่างซีเมนต์กับน้ำ

ในขณะผสมซีเมนต์กับน้ำจะเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างองค์ประกอบของซีเมนต์กับน้ำ ปฏิกิริยาที่สำคัญคือ สารประกอบไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (C₃A) จะทำปฏิกิริยาไฮเดรชันกับน้ำอย่างรวดเร็วทำให้เกิด แคลลูมิเนตไฮเดรต (Calcium aluminate hydrate, CAH) ดังสมการที่ 2.1




ปฏิกิริยาดังกล่าวทำให้เกิดการก่อตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดการก่อตัวทันที (Flash set) ดังนั้นยิปซัม (CaSO₄) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของซีเมนต์จึงเข้ามาช่วยหน่วงปฏิกิริยาโดยจะแย่งทำปฏิกิริยากับไตร-แคลเซียมอะลูมิเนตทำให้เกิด แคลเซียมซัลโฟลูมิเนตไฮเดรต หรือ เอททริงไต์ (Ettringite) ซึ่งเอททริงไต์จะเคลือบตัวรอบไตรแคลเซียมอะลูมิเนตทำให้ปฏิกิริยาของไตรแคลเซียมอะลูมิเนตเกิดได้ยากขึ้นเป็นผลให้ปฏิกิริยาในช่วงหลัง 15 นาทีเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

หลังจากที่ปฏิกิริยาดำเนินไปไปแล้วนาน 2 – 3 ชั่วโมง สารประกอบของซิลิเกต (C₃S, C₂S) จะเริ่มมีปฏิกิริยาบ้างอย่างช้าๆ ดังสมการที่ 2.2 และ สมการที่ 2.3



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ซึ่งสารประกอบของซิลิเกตเป็นองค์ประกอบหลักของซีเมนต์ (ประมาณ 75% โดยน้ำหนักของซีเมนต์) ดังนั้นสารเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงระยะยาว (Final strength) ของซีเมนต์เพสต์ที่แข็งตัวแล้ว โดยที่ไตรแคลเซียมซิลิเกต จะส่งผลต่อการพัฒนาของกำลังรับแรงอัดในระยะ 28 วันแรก ส่วนไดแคลเซียมซิลิเกตจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงอัดภายหลัง 28 วันเป็นต้นไป⁽⁴⁾

เมื่อความเข้มข้นของสารละลายสูงมากพอเนื่องจากแคลเซียมไอออนจากปฏิกิริยาของสารประกอบของซิลิเกต แคลเซียมไฮดรอกไซด์จะเริ่มตกผลึก และปฏิกิริยาของสารประกอบของซิลิเกตจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ปฏิกิริยาไฮเดรชันจะเริ่มทำให้ผิวของคอนกรีตแข็งตัวก่อน ส่วนเนื้อคอนกรีตภายในจะแข็งตัวภายหลัง แม้ว่าน้ำที่ผสมคอนกรีตจะหมดไปแล้วก็ตามปฏิกิริยาก็ยังคงดำเนินต่อไปเพราะซีเมนต์จะรับโมเลกุลของน้ำในอากาศเข้าไปทำปฏิกิริยาอีก ระยะนี้จะเป็นระยะสำคัญของคอนกรีตมากจึงจำเป็นต้องทำการบ่มโดยการให้น้ำกับคอนกรีต ซึ่งหากไม่บ่มด้วยน้ำแล้วซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์

2.3 มอร์ตาร์ (Mortar)

มอร์ตาร์ หรือ ซีเมนต์มอร์ตาร์เป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ ปูนมอร์ตาร์ใช้สำหรับงานก่ออิฐ งานฉาบปูน งานเทพื้นระดับพื้น รวมถึงงานซ่อมแซมพื้นผิวปูนต่างๆ

2.4 น้ำผสมคอนกรีต (Mixing water)

บทบาทของน้ำต่อคุณสมบัติของคอนกรีตมักจะเป็นในแง่ของคอนกรีตมักจะเป็นในแง่ของเชิงปริมาณมากกว่าในแง่ของคุณภาพ หรือชนิดคอนกรีตที่มีคุณภาพต่ำมักจะเกิดจากการใช้น้ำในปริมาณที่มากเกินไปจนความจำเป็นมากกว่าจะเกิดจากการใช้น้ำสกปรก อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ที่น้ำทุกชนิดจะใช้ผสมคอนกรีตได้ ทั้งนี้เพราะ น้ำโดยทั่วไปนั้นมักจะประกอบด้วยสารเคมีมากมายหลายล้านตัวทั้งอินทรีย์ และอนินทรีย์ สารบางตัวมีมากก็ไม่ส่งผลเสียต่อคอนกรีต บางตัวมีน้อยแต่อาจจะส่งผลเสียต่อคอนกรีตได้ น้ำที่ใช้สำหรับผสมทำคอนกรีตถ้ามีสารแปลกปลอมเจือปนอยู่มากเกินไปอาจก่อปัญหา ด้าน ระยะเวลาในการก่อตัว การหดตัวของคอนกรีต การมีรอยคราบเกลือ (Efflorescence) อยู่ที่ผิวของคอนกรีต กำลังที่ต่ำลง ตลอดจนความคงทนของคอนกรีตลดลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของน้ำ แต่จะเป็นในลักษณะกว้างๆ

มาตรฐานหลายอันกำหนดคุณสมบัติของน้ำไว้กว้างๆ นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เป็นสำคัญ เนื่องจากไม่สามารถเลือกน้ำจากสถานที่ใดที่หนึ่งเป็นการจำเพาะเจาะจงได้ จำเป็นต้องใช้น้ำที่มีในท้องถิ่นเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต มาตรฐาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ต่างประเทศบางอันกำหนดค่าจำกัดที่ยอมให้ของสารเคมีบางตัวที่มีอันตรายต่อคุณสมบัติของคอนกรีต น้ำที่ไม่ควรนำมาใช้ ได้แก่

- 1) น้ำที่มีตะกอนดินหรือฝุ่นเกิน 2000 ppm
- 2) น้ำที่มีสารอนินทรีย์ (Inorganic substance) มากกว่า 2000ppm
- 3) น้ำบาดาลที่มีคลอไรด์คาบอเนตมาก
- 4) น้ำที่มีตะกอนควรให้มีการตกตะกอนก่อนนำมาใช้
- 5) น้ำที่มีตะไคร่น้ำ (Algae)
- 6) น้ำทะเลเพราะก่อให้เกิดความเสี่ยงของสนิมในเหล็กได้

โดยทั่วไปมักจะใช้มีข้อกำหนดสั้นๆว่า “น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตควรเป็นน้ำที่สามารถดื่มได้” แต่ก็สามารถทดสอบหรือตรวจสอบน้ำต้องสงสัยได้โดยใช้มาตรฐานต่างประเทศเช่น ASTM C94 หรือ ACI -Building Code Requirement เป็นต้น

2.5 สัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c Ratio)

สัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ คือ สัดส่วนของน้ำต่อสัดส่วนของซีเมนต์โดยน้ำหนัก ซึ่งสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์นั้นจะแปรผันตรงกับความความสามารถในการเท (แปรผกผันกับค่ากำลัง) การมีสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงหมายถึงการที่คอนกรีตมีน้ำในปริมาณมาก ส่งผลให้เทได้ดีและง่าย แต่การมีน้ำมากนั้นทำให้คอนกรีตมีรุกรุนสูง (น้ำที่มากเกินไป ถูกใช้ไม่หมดในกระบวนการไฮเดรชัน เหลือเป็นช่องว่างในเนื้อคอนกรีต) ซึ่งส่งผลให้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

2.6 มวลรวมละเอียด (Fine aggregate)

โดยมากจะเป็นทรายซึ่งต้องมีความละเอียดพอดี โดยมีค่าโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) ระหว่าง 2.3 และ 3.1 ค่าโมดูลัสความละเอียดเป็นตัวบ่งบอกว่าทรายนั้นหยาบหรือละเอียด เช่น ทรายที่มีค่าโมดูลัสความละเอียดสูงจะเป็นทรายที่หยาบมากกว่าทรายที่มีค่าโมดูลัสความละเอียดต่ำ

2.7 สารผสมเพิ่ม (Admixture)

คำนิยามที่เป็นทางการของ ASTM C125 สำหรับสารผสมเพิ่มคือ “วัสดุที่นอกเหนือจากน้ำ มวลรวม ปูนซีเมนต์ หรือเส้นใยไฟเบอร์ ที่ถูกใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตหรือซีเมนต์มอร์ต้า โดยเติมเข้าไปช่วงก่อนหรือระหว่างกระบวนการผสม” ซึ่งคำจำกัดความดังกล่าวกินความหมายถึงวัสดุผสมเพิ่มจำพวกแร่ธาตุ (Mineral admixture) และสารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical Admixture)

ประเภทของสารเคมีผสมเพิ่ม (Type of Chemical Admixture)

- A สารลดน้ำ (Water reducing agent)
- B สารหน่วงการก่อตัว (Retarder)
- C สารเร่งการก่อตัว (Accelerater)
- D สารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว (Water reducing & retarder)
- E สารลดน้ำและเร่งการก่อตัว (Water reducing & accelerater)
- F สารลดน้ำปริมาณสูง (High Range Water Reducing Agent)
- G สารลดน้ำปริมาณสูงและหน่วงการก่อตัว (High range water reducing & accelerater)

2.7.1 สารลดน้ำปริมาณสูง (Superplasticizer)

สารลดน้ำปริมาณสูงหรือซูเปอร์พลาสติกไซเซอร์ (Superplasticizer) นั้นมีวัตถุประสงค์ในการทำงานเช่นเดียวกับสารลดน้ำ คือเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำในคอนกรีตลงให้ได้คอนกรีตที่มีสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่ำแต่มีความสามารถในการเทที่ดี ส่วนที่แตกต่างคือความสามารถในการลดน้ำของสารลดน้ำปริมาณสูงนั้นจะสูงกว่าสารลดน้ำ (อยู่ที่ประมาณ 15%)

ประเภทของสารลดน้ำปริมาณสูง แยกตามองค์ประกอบหลักทางเคมีได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ ซัลโฟเนตเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์ (Sulfonated Melamine Formaldehyde), ซัลโฟเนตแนพทาลีนฟอร์มัลดีไฮด์ (Sulfonated Naphthalene Formaldehyde), โมดิไฟด์ลิกโนซัลโฟเนต (Modified Lignosulfonates) และ โพลีคาบอซซิเลต (PCa) แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือสารกลุ่มแนพทาลีน (Naphthalene Based) และโพลีคาบอซซิเลต (PCa) โดยมีลักษณะเป็นโพลีเมอร์ละลายน้ำที่มีโมเลกุลยาวและมีน้ำหนักมากเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนต้องมีการ Polymerization ทำให้สารลดน้ำปริมาณสูงมีราคาแพงกว่าสารเคมีผสมเพิ่มชนิดอื่นๆ

หลักการทำงานของสารลดน้ำปริมาณสูง คือการที่สายโมเลกุลของโพลีเมอร์เข้าไปเคลือบตัวรอบๆและให้ประจุลบแก่อนุภาคของเม็ดปูน ก่อให้เกิดการผลึกกัน (Deflocculation) และการกระจายตัว (Dispersion) ของอนุภาคซีเมนต์ ซึ่งการกระจายตัวที่ดีส่งผลให้คอนกรีตมีความสามารถในการเทสูง และกำลังสูง

การใช้สารลดน้ำปริมาณสูงในปริมาณต่ำนั้น มักจะไม่ค่อยปรากฏผลข้างเคียงตามมา แต่เมื่อมีการใช้งานในปริมาณที่สูงมักจะมีผลข้างเคียงตามมา ยกตัวอย่างเช่น การเกิดการก่อตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น และผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กว่าปกติ หรือการแยกตัว หรือในบางกรณีอาจส่งผลให้กำลังของคอนกรีตตกลงหรือมีการพัฒนาการด้านกำลังที่ผิดปกติ

2.9 พรีคาสท์คอนกรีต (Precast concrete)

พรีคาสท์คอนกรีต คือ ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ที่ได้จากการหล่อ หรือเทในแบบหล่อที่มีขนาดต่างๆ ในโรงงานหรือในบริเวณก่อสร้างให้เสร็จก่อน แล้วนำไปติดตั้งประกอบกันที่หน่วยงานก่อสร้าง โดยใช้อุปกรณ์ยกที่เหมาะสมขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ระบบพรีคาสท์คอนกรีต ได้รับความนิยมน้อย่างแพร่หลายในกลุ่มงานพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและงานก่อสร้างอาคารสูง เนื่องจากช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและฝีมือแรงงานในการก่อสร้างลงได้มาก ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้น ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาวารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ผลของอุณหภูมิต่อ คอนกรีต มอร์ตาร์ และ สารลดน้ำปริมาณสูง พบว่าเมื่ออากาศร้อน อุณหภูมิของคอนกรีตที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ ความเหลว (Fluidity) ของคอนกรีตลดต่ำลง ดังนั้นเพื่อให้ได้ค่าการยุบตัว (Slump) ของคอนกรีตตามที่ต้องการแบบไว้จึงจำเป็นต้องใช้น้ำในส่วนผสมมากขึ้น ส่งผลให้กำลังอัดของคอนกรีตต่ำลง ⁽⁵⁾ ⁽³⁾ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเพิ่มสารลดน้ำปริมาณสูง (Superplasticizer) ในส่วนผสมของคอนกรีตแล้ว อุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่ได้ส่งผลให้ความเหลวของคอนกรีตมีค่าต่ำลงเสมอไป เนื่องจากสารลดน้ำปริมาณสูงสมัยใหม่เป็นโพลีเมอร์ กลไกการทำงานของสารเหล่านี้สามารถถูกส่งผลกระทบจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน ⁽⁶⁾

นักวิจัยบางท่าน ⁽¹⁾ กล่าวว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นไม่เพียงส่งผลต่อการเร่งปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์ แต่ยังช่วยเร่ง การดูดติดผิว (Adsorption) ของโพลีเมอร์ต่ออนุภาคของซีเมนต์ด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้ความเหลวของคอนกรีตเพิ่มสูงขึ้น ⁽⁶⁾ ดังนั้นจึงมีการนำสารลดน้ำปริมาณสูงไปใช้แก้ปัญหาการลดต่ำลงของความเหลวของคอนกรีตในพื้นที่อุณหภูมิสูง ⁽⁵⁾ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการให้ความร้อนต่อสารลดน้ำปริมาณสูงโดยตรงก่อนนำไปใช้ ⁽²⁾ พบว่าตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ผสมด้วยสารลดน้ำปริมาณสูงที่ผ่านกระบวนการเพิ่มอุณหภูมิมีความสามารถทำงานได้ (Workability) และความสามารถแผ่ไหล (Flowability) สูงขึ้นกว่าตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ผสมด้วยสารลดน้ำปริมาณสูงที่ไม่ผ่านกระบวนการเพิ่มอุณหภูมิ เมื่อพบว่าการเพิ่มอุณหภูมิสารลดน้ำปริมาณสูงโดยตรง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทำงานของสารได้เช่นกัน ดังนั้นสารลดน้ำปริมาณสูงที่ผ่านกระบวนการเพิ่มอุณหภูมิแล้วถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่หรือไม่ เป็นประเด็นที่กลุ่มผู้ทดลองให้ความสนใจต่อไป

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาการใช้สารผสมเพิ่มในอุตสาหกรรมคอนกรีตและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารสรูปผลของการจัดทำงานวิจัยหัวข้อผลของความร้อนที่เร่งสารผสมเพิ่มประเภทลดน้ำปริมาณสูงต่อคุณภาพของมอร์ตาร์ได้นั้น จึงได้ทำการเลือกวิธีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการนำสารผสมเพิ่มคอนกรีตมาทำการให้ความร้อนโดยการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ในระยะเวลาที่แตกต่างกันและศึกษาถึงระยะเวลาในการคงประสิทธิภาพของสารผสมเพิ่มหลังจากหยุดควบคุมอุณหภูมิในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน

3.1 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ

- 1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Portland Cement Type I) ตามมาตรฐาน ASTM C150-02a เป็นปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมจะนำไปใช้กับงานก่อสร้างงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูงและงานคอนกรีตทั่วไป มีคุณสมบัติตามตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 เกณฑ์กำหนดหนดคุณสมบัติทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาตามมาตรฐาน ASTM C150-02a

เกณฑ์กำหนดหนดคุณสมบัติทางเคมี	ตามมาตรฐาน ASTM C150-02a
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	สูงสุดร้อยละ 6.0
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	
-เมื่อมี 3 CaO, Al ₂ O ₃ ร้อยละ 8 หรือน้อยกว่า	สูงสุดร้อยละ 3.0
-เมื่อมี 3 CaO, Al ₂ O ₃ น้อยกว่าร้อยละ 8	สูงสุดร้อยละ 3.5
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา (Loss on Ignition)	สูงสุดร้อยละ 3.0
กากที่ไม่ละลายในกรดต่าง (Insoluble Residue)	สูงสุดร้อยละ 0.75

- 2) มวลรวมละเอียด จากมาตรฐาน ASTM C33 ค่าโมดูลัสความละเอียด (fineness modulus) ของมวลรวมละเอียดต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 2.3-3.1 ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกใช้มวลรวมละเอียดที่มีค่าโมดูลัสความละเอียด (fineness modulus) ของทรายเท่ากับ 2.75

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 3) สารผสมเพิ่มที่ใช้ในการทำวิจัยคือสารลดน้ำปริมาณสูง เป็นน้ำยาผสมคอนกรีตประเภท ซุปเปอร์พลาสติกไซเซอร์ (Superplasticizer) ตามมาตรฐาน ASTM C 494 คือ สารผสมเพิ่มประเภท F ที่ช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดคอนกรีตใน ระยะต้น 19-24 ชั่วโมง ทั้งหมด 2 ประเภท คือ โพลีคาบออกซิเลต (PCa) และ ซัลโฟเนตแนพธา ลินฟอร์มัลดีไฮด์ (SNF)

ในการทดลองจะแบ่งอุณหภูมิของสารผสมเพิ่ม (admixture) ออกเป็น 3 อุณหภูมิ คือ อุณหภูมิห้อง, 50 องศาเซลเซียส และ 60 องศาเซลเซียส ซึ่งสารผสมเพิ่มที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียสนั้นจะให้ความร้อนและควบคุมอุณหภูมิเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง , 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง แล้วนำมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ทดลองทันที, 24 ชั่วโมง และ 168 ชั่วโมง แสดง รายละเอียดขั้นตอนดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ลำดับขั้นตอนการควบคุมอุณหภูมิของสารลดน้ำปริมาณสูง

ชนิดสาร	อุณหภูมิ (°C)	ระยะเวลาให้ความร้อน	ระยะเวลาหลังให้ความร้อน
สารลดน้ำปริมาณสูงประเภท โพลีคาบออกซิเลต (PCa) และ ประเภท ซัลโฟเนตแนพธา ลินฟอร์มัลดีไฮด์ (SNF)	ไม่ให้ความร้อน	-	-
		2 ชั่วโมง	ทดลองทันที
			24 ชั่วโมง
	168 ชั่วโมง		
	50	24 ชั่วโมง	ทดลองทันที
			24 ชั่วโมง
			168 ชั่วโมง
	48 ชั่วโมง	ทดลองทันที	
		24 ชั่วโมง	
		168 ชั่วโมง	
	60	2 ชั่วโมง	ทดลองทันที
			24 ชั่วโมง
168 ชั่วโมง			
24 ชั่วโมง		ทดลองทันที	
		24 ชั่วโมง	
		168 ชั่วโมง	
48 ชั่วโมง		ทดลองทันที	
		24 ชั่วโมง	
		168 ชั่วโมง	

3.2 สัดส่วนในการผสมมอร์ตาร์

สัดส่วนในการผสมมอร์ตาร์ แสดงในตารางที่ 3.3 ซึ่งอธิบาย ดังนี้

- 1) อัตราส่วนระหว่างซีเมนต์กับทราย ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกใช้อัตราส่วนระหว่างซีเมนต์กับทราย เท่ากับ 1 ต่อ 2
- 2) อัตราส่วนระหว่างซีเมนต์กับน้ำ (w/c) โดยเลือกใช้ค่าที่ผ่านการทดสอบการแผ่ไหลของมอร์ตาร์ (ค่าการแผ่ไหลของมอร์ตาร์เท่ากับ 110 ± 5)
- 3) อัตราส่วนระหว่างซีเมนต์กับสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบออกซิเลต โดยใช้ปริมาณ 1.4 % ของซีเมนต์โดยน้ำหนัก
- 4) อัตราส่วนระหว่างซีเมนต์กับสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซิลิโพนเตนแนพธาไลน์ฟอร์มัลดีไฮด์ โดยใช้ปริมาณ 1.4 % ของซีเมนต์โดยน้ำหนัก

ตารางที่ 3.3 สัดส่วนในการผสมมอร์ตาร์

ตัวอย่างที่	ซีเมนต์ ต่อทราย (กก.)	ชนิดสารผสมเพิ่ม	อัตราส่วนสารผสมเพิ่มต่อ ซีเมนต์ (กก.)
1	1:2	-	-
2	1:2	สารลดน้ำปริมาณสูง ประเภท โพลีคาบออกซิเลต	1.4 %
3	1:2	สารลดน้ำปริมาณสูง ประเภท ซิลิโพนเตนแนพธาไลน์ฟอร์มัลดีไฮด์	1.4 %

หมายเหตุ อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ที่นำไปทดสอบหาค่าการแผ่ไหลอยู่ในช่วง 110 ± 5

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติฐานการคำนวณ อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ 0.3 มีค่าการแผ่ไหลเท่ากับ 110 ± 5

- ซีเมนต์ 100 กก.

- มวลรวมละเอียด 200 กก.

- เลือกใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ 0.3 ใช้น้ำ 30 กก.

- เลือกใช้สารลดน้ำปริมาณสูง 1.4 กก.

3.3 ขั้นตอนการดำเนินการ

3.3.1 การทดสอบหาความชื้นเหลวของซีเมนต์มอร์ตาร์

เพื่อหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับความชื้นเหลวของซีเมนต์มอร์ตาร์ โดยทดสอบอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.3 , 0.4 และ 0.5 มีขั้นตอนดังนี้

- 1) เตรียมซีเมนต์มอร์ตาร์ โดยใช้อัตราส่วนระหว่างทรายต่อซีเมนต์ 2 ต่อ 1 โดยน้ำหนัก
- 2) เตรียมโต๊ะควบคุมการไหลให้แห้งสนิทและวางแบบทองเหลืองลงตรงกลางศูนย์กลางของแท่นวงกลม
- 3) ผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ส่วนหนึ่งด้วยอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.3 แล้วจึงนำมาใส่ลงในแบบ โดยการแบ่งใส่เป็น 2 ชั้น ชั้นละครึ่งแบบ แต่ละชั้นให้กระทุ้งด้วยไม้กระทุ้งมาตรฐานจำนวน 20 ครั้ง แล้วจึงปาดผิวหน้าให้เรียบพอดีกับปากแบบและทำความสะอาดแท่นโดยรอบให้สะอาด
- 4) ยกแบบขึ้นตรงๆ อย่างระมัดระวัง จนถึงขั้นตอนนี้ควรใช้เวลาไม่เกิน 60 วินาที หลังการผสม
- 5) หมุนลูกเบี้ยวของโต๊ะควบคุมการไหลเพื่อให้แท่นกระแทกลงกับแกนด้วยน้ำหนักของตัวมันเองให้ได้ 25 ครั้ง ภายในระยะเวลา 15 วินาที
- 6) เมื่อครบจำนวนครั้งแล้ว วัดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของมอร์ตาร์ โดยวัดจำนวน 4 ค่าแล้วนำมาเฉลี่ยกัน
- 7) คำนวณค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ (% Flow) ดังสมการที่ 3.1

$$\text{เปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ (\% Flow)} = \frac{D_1 - D_0}{D_0} \times 100 \quad (3.1)$$

เมื่อ D_0 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานของแบบหล่อรูปกรวย

D_1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางที่เฉลี่ยของมอร์ตาร์ที่กระจายบนโต๊ะการไหล

- 8) บันทึกผลพร้อมกับอัตราของน้ำที่ใช้
- 9) ทำการทดลองใหม่อีกครั้งโดยเปลี่ยนอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์เป็น 0.4 และ 0.5 นำค่าที่ได้จากการทดลองทั้งหมดมาเขียนกราฟเปรียบเทียบระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่กับอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ แล้วจึงใช้กราฟเพื่อหาค่าอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ที่ทำให้ได้ค่าการไหลแผ่เท่ากับ 110 ± 5

3.3.2 ผสมมอร์ตาร์

- 1) เทน้ำทั้งหมดที่ใช้ผสมลงในชามผสม เติมนูนซีเมนต์และผสมที่ความเร็วรอบต่ำ (140 ± 5 รอบต่อนาที) ผสมเป็นเวลา 30 วินาที
- 2) เติมหทรายลงในหม้อผสมที่ละน้อยจนหมดภายในช่วงเวลา 30 วินาที โดยที่เครื่องผสมหมุนอยู่ที่ความเร็วรอบต่ำ (140 ± 5 รอบต่อนาที)
- 3) ปิดเครื่องผสม และเปลี่ยนความเร็วที่ใช้ผสมเป็นความเร็วรอบปานกลาง (285 ± 5 รอบต่อนาที) ผสมเป็นเวลา 30 วินาที
- 4) ปิดเครื่องผสมให้หยุดนิ่งเป็นเวลา 90 วินาที โดยที่ในช่วง 15 วินาทีแรกให้ชุดซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ติดอยู่ข้างๆ หม้อผสมและที่พายให้มารวมกันอยู่ตรงกลาง แล้วนำภาชนะมาปิดหม้อผสมจนครบเวลาที่กำหนด
- 5) เปิดเครื่องผสมที่ความเร็วรอบปานกลาง ผสมเป็นเวลา 60 วินาที เป็นอันสิ้นสุดการผสม ทันทีที่ผสมเสร็จรีบนำมอร์ตาร์ที่ได้ไปหล่อลงในแบบหล่อ ขนาด $5 \times 5 \times 5$ ซม.

3.3.3 การหล่อตัวอย่างมอร์ตาร์

- 1) เทซีเมนต์มอร์ตาร์ลงในแบบหล่อตัวอย่างมอร์ตาร์ทรงลูกบาศก์ 2 ชั้น ชั้นแรก หนาประมาณ 25 มม. หรือครึ่งหนึ่งของความลึกของแบบและกระทุ้งจำนวน 32 ครั้ง (รอบละ 8 ครั้ง จำนวน 4 รอบ) ภายใน 10 วินาที ซึ่งแต่ละครั้งในการกระทุ้งจะเวียนขวา น้ำหนักของการกระทุ้งให้แรงพอที่จะให้มอร์ตาร์แผ่กระจายทั่วแบบ เมื่อกระทุ้งครบ 4 รอบแล้วจึงกระทุ้งช่องถัดไป
- 2) เทซีเมนต์มอร์ตาร์ที่เหลือลงในแบบหล่อ แล้วกระทุ้งเช่นเดียวกับชั้นแรก โดยเมื่อกระทุ้งเสร็จแล้วให้ซีเมนต์มอร์ตาร์อยู่สูงกว่าแบบหล่อเล็กน้อย
- 3) ใช้เกรียงเหล็กปาดซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ล้นติดขอบแบบลงมาในแบบแล้วปาดผิวหน้าให้เรียบหนึ่งครั้งโดยผยอเกรียงด้านนำเล็กน้อยตั้งฉากกับด้านยาวของแบบหล่อ
- 4) ถ้าต้องการให้ผิวหน้าของแบบหล่อเรียบมากขึ้นให้เกรียงปาดหน้าเบาๆ ตลอดความยาวของแบบหล่อหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นตัดผิวหน้ามอร์ตาร์ให้เรียบโดยใช้ขอบด้านตรงของเกรียงวางเกือบตั้งฉากกับแบบหล่อ ขยับเกรียงไป-มา ตลอดความยาวแบบหล่อ

3.3.4 การเก็บรักษาตัวอย่างมอร์ตาร์

หลังจากหล่อตัวอย่างมอร์ตาร์ทรงลูกบาศก์เรียบร้อยแล้ว ให้เก็บตัวอย่างมอร์ตาร์ไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ป้องกันไม่ให้น้ำหยดโดนผิวของตัวอย่างมอร์ตาร์ เมื่อครบ 24 ชั่วโมงจึงแกะแบบออกแล้วนำไปแช่ในถังบ่มน้ำเป็นเวลา 7 และ 28 วัน

3.4 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากการนำมอร์ตาร์ในแต่ละชุดตัวอย่าง ไปทดสอบแล้วนำค่าการทดสอบมาเปรียบเทียบกันเพื่อเช็คประสิทธิภาพของสารผสมเพิ่ม โดยทำการทดสอบ 4 ชนิด คือ

3.4.1 การทดสอบหาค่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ (Compressive strength test) :

ASTM C109/C109M-02

ทดสอบโดยใช้ตัวอย่างมอร์ตาร์ทรงลูกบาศก์ ขนาด 5×5×5 ซม. ที่ผ่านการบ่มน้ำ เป็นระยะเวลา 7 และ 28 วัน มาทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต เพื่อหาค่าความสามารถต้านทานแรงอัดสูงสุดของตัวอย่างมอร์ตาร์ มีวิธีการทดสอบดังนี้

- 1) ทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างมอร์ตาร์ ทันทีที่นำออกจากถังบ่มน้ำ
- 2) เช็ดผิวของตัวอย่างมอร์ตาร์ให้อยู่ในสภาพแห้ง ปิดเอาเม็ดทรายหรือสะเก็ดที่ติดผิวหน้าออก ถ้าผิวหน้าไม่เรียบให้ฝนให้เรียบและผิวบน-ล่าง ต้องขนานกัน
- 3) วัดขนาดความกว้างของก้อนทดสอบและชั่งน้ำหนักก้อนทดสอบ
- 4) นำก้อนทดสอบเข้าเครื่องทดสอบกำลัง วางก้อนทดสอบให้อยู่ในแนวศูนย์กลางและสัมผัสกับแป้นกด
- 5) เดินเครื่องด้วยอัตราที่สม่ำเสมอ จนกระทั่งก้อนทดสอบแตก
- 6) คำนวณ ค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของซีเมนต์มอร์ตาร์ จะหาได้จากสมการที่ 3.2

$$f_m = \frac{P}{A} \quad (3.2)$$

เมื่อ f_m คือ กำลังอัดเฉลี่ยของมอร์ตาร์ (กก./ตร.ซม.)

P คือ แรงอัดสูงสุด (กก.)

A คือ พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่าง (ตร.ซม.)

(อ้างอิง; <http://www.c-s-h.ir/wp-content/uploads/2014/12/C-109.pdf>)

3.4.2 การทดสอบการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ (Flow of Hydraulic Cement Mortar Test) : ASTM C 1437-15

ทดสอบโดยใช้ตัวอย่างมอร์ตาร์เหลว โดยทดสอบที่ระยะเวลา 0 , 30 , 60 และ 90 นาที หลังผสมตัวอย่างเสร็จ มีวิธีการทดสอบดังนี้

- 1) ทำความสะอาดโต๊ะการไหล (Flow Table) และแบบหล่อรูปกรวย (Flow Mold) แล้ววางแบบหล่อรูปกรวยไว้ตรงกลางโต๊ะควบคุมการไหล
- 2) ใส่ซีเมนต์มอร์ตาร์ลงในแบบหล่อรูปกรวยชั้นแรกหนา 25 มม. แล้วกระทุ้งด้วยแท่งกระทุ้งจำนวน 20 ครั้ง ให้ซีเมนต์มอร์ตาร์แผ่เต็มแบบ ต่อจากนั้นใส่ซีเมนต์มอร์ตาร์อีกชั้นหนึ่งจนล้น กระทุ้งอีก 20 ครั้ง แล้วปาดหน้าให้เรียบเสมอขอบบนของแบบหล่อรูปกรวยด้วยเกรียงเหล็ก
- 3) ทำความสะอาดโต๊ะการไหลให้สะอาดโดยรอบตัวอย่างระหว่างการรอเพื่อทดสอบชั้นถัดไป โดยเมื่อครบเวลา 1 นาที ให้ยกแบบหล่อรูปกรวยขึ้นตรงๆ
- 4) หมุนให้แทนของโต๊ะควบคุมการไหล ยกตัวสูงขึ้น 13 มม. (1/2 นิ้ว) จำนวน 25 ครั้ง ในเวลา 15 วินาที
- 5) วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ไหลแผ่อยู่บนแทนจำนวน 4 ค่า แล้วหาค่าเฉลี่ย
- 6) คำนวณค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ (% Flow) ดังสมการที่ 3.3

$$\text{เปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ (\% Flow)} = \frac{D_1 - D_0}{D_0} \times 100 \quad (3.3)$$

เมื่อ D_0 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานของแบบหล่อรูปกรวย

D_1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางที่เฉลี่ยของมอร์ตาร์ที่กระจายบนโต๊ะการไหล

(อ้างอิง;

<ftp://ftp.ecn.purdue.edu/olek/PTanikela/To%20Prof.%20Olek/ASTM%20standards/Flow%20of%20mortars%20C%201437.pdf>)

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

นำผลการศึกษาที่ได้จากการทดสอบกำลังอัดและการทดสอบการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ที่ผสมสารผสมเพิ่มจากแต่ละชุดตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบของมอร์ตาร์ที่ผสมสารผสมเพิ่มที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ของระยะเวลาให้ความร้อนต่อประสิทธิภาพของสารผสมเพิ่มและความสัมพันธ์ของระยะเวลาพักสารหลังให้ความร้อนต่อประสิทธิภาพของสารผสมเพิ่ม ซึ่งทำให้ทราบการเทียบเคียงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการศึกษา

4.1 ความชื้นเหลวที่เหมาะสมของซีเมนต์มอร์ตาร์ (Consistency of cement mortar)

ความชื้นเหลวที่เหมาะสมของซีเมนต์มอร์ตาร์ คือ ความชื้นเหลวที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานในด้านต่างๆของซีเมนต์มอร์ตาร์ โดยจำเป็นจะต้องมีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่เหมาะสม ซึ่งก็คืออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ทำให้ซีเมนต์มอร์ตาร์มีค่าการไหลแผ่อยู่ในช่วง 105 ถึง 115 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นเหลวที่เหมาะสมของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารแต่ละชนิดแสดงในตารางที่ 4.1 ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอกลีตมีปริมาณน้ำที่ต้องการเพื่อให้มีความชื้นเหลวที่เหมาะสมต่ำกว่าสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซัลโฟเนตแนพธาไลน์ฟอร์มาลดีไฮด์ อย่างไรก็ตามอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่เหมาะสมของสารทั้งสองประเภทไม่แตกต่างกันมากนัก ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ แสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ความชื้นเหลวที่เหมาะสมของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารแต่ละชนิด

ชนิดสาร	ร้อยละของน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนัก
โพลีคาบอกลีต	31.75%
ซัลโฟเนตแนพธาไลน์ฟอร์มาลดีไฮด์	33.55%


4.2 ความสามารถในการไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ (Flowing ability of cement mortar)

4.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ ระยะเวลาให้ความร้อนและระยะเวลาหลังให้ความร้อนของสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอกลีต


ค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอกลีตมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่ควบคุม ระยะเวลาควบคุม และ ระยะเวลาพักที่อุณหภูมิห้องดังนี้ เมื่ออุณหภูมิที่ควบคุมสูงขึ้น ค่าเปอร์เซ็นต์การแผ่ไหลมีแนวโน้มสูงขึ้นดังที่แสดงในตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.2 ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารที่ควบคุมที่อุณหภูมิที่ 60°C มีค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่สูงกว่าซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารที่ควบคุมที่อุณหภูมิที่ 50°C มากกว่า 7 – 10 เปอร์เซ็นต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อเวลาในการควบคุมอุณหภูมิที่มากขึ้นค่าเปอร์เซ็นต์การแผ่ไหลมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย และเมื่อระยะเวลาพักที่อุณหภูมิห้องมากขึ้นค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกัน ในขณะที่เดียวกันค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารที่ผ่านกระบวนการบางประเภทมีค่ามากจนโตะวัดค่าการไหลขนาดที่ใช้ในการทดสอบไม่สามารถรองรับได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถบันทึกค่าได้ดังที่แสดงในตารางที่ 4.2 ซึ่งซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบอซิลเลตที่มีค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่สูงที่สุดไม่สามารถสรุปได้ ในขณะที่ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ต่ำที่สุดคือซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารผ่านการควบคุมอุณหภูมิที่ 50°C เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง และทำการทดลองทันทีโดยไม่บ่มน้ำยา ซึ่งยังคงสูงกว่าค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบอซิลเลตที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ



รูปที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การแผ่ไหลกับระยะเวลาควบคุมอุณหภูมิ



รูปที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การแผ่ไหลกับระยะเวลาพักสารที่อุณหภูมิห้อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 4.2 ค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผล่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบออกซิเลตที่ผ่าน

อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)	ระยะเวลาให้ความร้อน (ชั่วโมง)	ระยะเวลาหลังให้ความร้อน (ชั่วโมง)	เปอร์เซ็นต์การไหลแผล่ (%)	เปรียบเทียบกับค่าปกติ (%)
ไม่ให้ความร้อน	-	-	114.9	-
50	2	0	132.7000	15.49
		24	138.3625	20.42
		168	142.6250	24.13
	24	0	134.1375	16.74
		24	140.7825	22.53
		168	>150	>30.55
	48	0	136.3125	18.64
		24	145.5500	26.68
		168	>150	>30.55
60	2	0	140.3625	22.16
		24	146.8875	27.84
		168	>150	>30.55
	24	0	144.5275	25.79
		24	>150	>30.55
		168	>150	>30.55
	48	0	>150	>30.55
		24	>150	>30.55
		168	>150	>30.55


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ ระยะเวลาให้ความร้อนและระยะเวลาหลังให้ความร้อนของสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซัลโฟเนตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์

ค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารซัลโฟเนตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์ในตารางที่ 4.3 ที่ผ่านกระบวนการแต่ละประเภทมีแนวโน้มที่ไม่ชัดเจน และไม่สามารถสรุปได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.4 และรูปที่ 4.5 ซึ่งซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมสารชนิดซัลโฟเนตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่สูงที่สุด คือซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารผ่านการควบคุมอุณหภูมิที่ 50°C เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง และมีระยะเวลาพักที่อุณหภูมิห้อง 168 ชั่วโมง ในขณะที่ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ต่ำที่สุดคือซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารผ่านการควบคุมอุณหภูมิที่ 50°C เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และทำการทดลองทันทีโดยไม่ต้องบ่มน้ำยา ซึ่งยังคงสูงกว่าค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดซัลโฟเนตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ



รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่กับระยะเวลาควบคุมอุณหภูมิ



รูปที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การไหลกับระยะเวลาพักสารที่อุณหภูมิห้อง

ตารางที่ 4.3 ค่าเปอร์เซ็นต์การไหลผ่านของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซิลิโพนตแนพธาไลน์ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ผ่านกระบวนการแต่ละประเภท

อุณหภูมิ (°C)	ระยะเวลาให้ความร้อน (ชั่วโมง)	ระยะเวลาหลังให้ความร้อน (ชั่วโมง)	เปอร์เซ็นต์การไหลผ่าน (%)	เปรียบเทียบกับค่าปกติ (%)
ไม่ให้ความร้อน	-	-	112.9500	-
50	2	0	125.2500	10.89
		24	132.5875	17.39
		168	139.4750	23.48
	24	0	124.5875	10.30
		24	133.0125	17.76
		168	138.4625	22.59
	48	0	122.3125	8.29
		24	135.6875	20.13
		168	138.1625	22.32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.3(ต่อ) ค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซัลโฟเนตแนพธาลินฟอร์มาลดีไฮด์ที่ผ่านกระบวนการแต่ละประเภท

อุณหภูมิ (°C)	ระยะเวลาให้ความร้อน (ชั่วโมง)	ระยะเวลาหลังให้ความร้อน (ชั่วโมง)	เปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ (%)	เปรียบเทียบกับค่าปกติ (%)
60	2	0	132.175	17.02
		24	127.1875	12.61
		168	133.6275	18.31
	24	0	130.3625	15.42
		24	130.2375	15.31
		168	132.2750	17.11
	48	0	131.4500	16.38
		24	133.2625	17.98
		168	134.1000	18.73


4.3 กำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ (Compressive strength of cement mortar)

4.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ ระยะเวลาให้ความร้อน และระยะเวลาหลังให้ความร้อนของสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอักษิเลต

ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอักษิเลตในตารางที่ 4.4 ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50°C มีแนวโน้มสูงกว่าซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60°C และระยะเวลาควบคุมอุณหภูมิที่มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดลดต่ำลง เช่นเดียวกับระยะเวลาพักสารที่อุณหภูมิห้อง

ตารางที่ 4.4 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอักษิ
เลตที่ผ่านกระบวนการแต่ละประเภท

อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)	ระยะเวลา ให้ความ ร้อน (ชั่วโมง)	ระยะเวลา หลังให้ความ ร้อน (ชั่วโมง)	กำลังรับ แรงกด 7 วัน (กก./ cm^2)	เปรียบค่า เทียบกับ ค่าปกติ (%)	กำลังรับ แรงกด 28 วัน (กก./ cm^2)	เปรียบค่า เทียบกับ ค่าปกติ (%)
ไม่ให้ความ ร้อน	-	-	402.40	-	509.37	-
50	2	0	464.57	15.45	574.71	12.83
		24	451.85	12.29	559.19	9.78
		168	438.31	8.92	548.88	7.76
	24	0	452.39	12.42	571.84	12.26
		24	446.93	11.07	568.32	11.57
		168	430.41	6.96	551.49	8.27
	48	0	459.83	14.27	564.51	10.83
		24	435.78	8.30	556.27	9.21
		168	425.14	5.65	545.67	7.13
60	2	0	449.45	11.69	569.26	11.76
		24	436.34	8.43	560.83	10.10
		168	429.87	6.83	549.36	7.85
	24	0	438.76	9.04	552.66	8.50
		24	432.54	7.49	541.71	6.35
		168	433.47	7.72	530.98	4.24
	48	0	434.43	7.96	532.43	4.53
		24	432.72	7.53	511.31	0.38
		168	432.54	7.49	521.82	2.44



รูปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับระยะเวลาบ่มของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอซิเลต

ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทโพลีคาบอซิเลตที่ผ่านกระบวนการแต่ละประเภทมีลักษณะเกาะกลุ่มกัน แม้ว่าระยะเวลาให้ความร้อน และระยะเวลาพักสารที่อุณหภูมิห้องมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ลดต่ำลงแต่ก็ไม่แตกต่างกันมากดังที่แสดงในรูปที่ 4.6 โดยที่ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่มีค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดในช่วงระยะเวลาบ่ม 28 วันคือประเภทที่ผสมสารชนิดโพลีคาบอซิเลตที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 °C ระยะเวลาควบคุมอุณหภูมิ 2 ชั่วโมง และทำการทดลองทันทีโดยไม่ต้องบ่มน้ำยา ในขณะที่ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่มีค่ากำลังรับแรงอัดต่ำสุดในช่วงระยะเวลาบ่ม 28 วันคือประเภทที่ผสมสารชนิดโพลีคาบอซิเลตที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 °C ระยะเวลาควบคุมอุณหภูมิ 48 ชั่วโมงและระยะพักที่อุณหภูมิห้อง 24 ชั่วโมง


4.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ ระยะเวลาให้ความร้อน และระยะเวลาหลังให้ความร้อนของสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซิลิโพนตแนพธา ลินฟอรัลดีไฮด์

ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซิลิโพนตแนพธา ลินฟอรัลดีไฮด์ในตารางที่ 4.5 ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50°C มีแนวโน้มต่ำกว่าซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60°C และระยะเวลาควบคุมอุณหภูมิที่มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดลดต่ำลง เช่นเดียวกับระยะเวลาพักสารที่อุณหภูมิห้อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.5 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซัลโฟเนต แนพธาลินฟอร์มาลดีไฮด์ที่ผ่านกระบวนการแต่ละประเภท

อุณหภูมิ (°C)	ระยะเวลาให้ความร้อน (ชั่วโมง)	ระยะเวลาหลังให้ความร้อน (ชั่วโมง)	กำลังรับแรงกด 7 วัน (กก./ซม ²)	เปรียบเทียบกับค่าปกติ (%)	กำลังรับแรงกด 28 วัน (กก./ซม ²)	เปรียบเทียบกับค่าปกติ (%)
ไม่ให้ความร้อน	-	-	395.41	-	506.94	-
50	2	0	458.37	15.92	580.22	14.46
		24	437.58	10.66	573.44	13.12
		168	422.35	6.81	521.42	2.86
	24	0	452.23	14.37	587.31	15.85
		24	442.26	11.85	522.83	3.13
		168	427.55	8.13	541.20	6.76
	48	0	425.46	7.60	531.83	4.91
		24	442.74	11.97	574.99	13.42
		168	429.76	8.69	544.00	7.31
60	2	0	440.28	11.35	564.46	11.35
		24	454.42	14.92	568.03	12.05
		168	439.88	11.25	536.44	5.82
	24	0	446.15	12.83	571.99	12.83
		24	447.39	13.15	569.92	12.42
		168	443.65	12.20	561.58	10.78
	48	0	444.67	12.46	570.09	12.46
		24	441.18	11.58	565.62	11.58
		168	437.21	10.57	567.81	12.01



รูปที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับระยะเวลาบ่มของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซิลิโพลีเอตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์

ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงประเภทซิลิโพลีเอตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์ในรูปที่ 4.7 ที่ผ่านกระบวนการในแต่ละประเภทมีแนวโน้มแตกต่างกันไป หรือไม่มีแนวโน้มเลย ซึ่งซีเมนต์มอร์ตาร์ที่มีค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดในช่วงเวลาบ่ม 28 วันคือประเภทที่ผสมสารชนิดซิลิโพลีเอตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 °C ระยะเวลาควบคุมอุณหภูมิ 2 ชั่วโมง และทำการทดลองทันทีโดยไม่ต้องบ่มน้ำยา ในขณะที่ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่มีค่ากำลังรับแรงอัดต่ำสุดในช่วงเวลาบ่ม 28 วันคือประเภทที่ผสมสารชนิดซิลิโพลีเอตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 °C ระยะเวลาควบคุมอุณหภูมิ 2 ชั่วโมง และระยะพักที่อุณหภูมิห้อง 168 ชั่วโมง

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

การศึกษาได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ เพื่อศึกษาผลของความร้อนที่ให้อุณหภูมิผสมเพิ่มโดยศึกษาค่าการไหลแผ่และกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ ซึ่งในการศึกษาผลของความร้อนที่เร่งสารซูเปอร์พลาสติไซเซอร์ต่อคุณภาพของมอร์ตาร์ พบว่าการให้ความร้อนกับสารลดน้ำปริมาณสูงทั้งสองชนิด คือชนิดโพลีคาบออกซิเลต และชนิดซิลิโพนตแนพทาลินฟอรั่มลิตไฮด์ส่งผลต่อความสามารถในการไหลแผ่ และค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่นำสารเหล่านี้มาผสมในทิศทางที่ดีขึ้น และเพื่อศึกษาผลงานเก่าในเพิ่มประสิทธิภาพสารผสมเพิ่มโดยการให้ความร้อน ซึ่งได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง Effect of Thermal Stimulation of Admixture to Workability of the Mortar 2016 ได้ทราบว่าผลของความร้อนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารผสมเพิ่มให้ดีขึ้น เนื่องจากความร้อนช่วยคลายโครงสร้างของโมเลกุลโพลีเมอร์ซึ่งทำให้โพลีเมอร์มีพื้นที่ผิวทำปฏิกิริยามากขึ้น นอกจากนี้ความร้อนยังช่วยเร่งปฏิกิริยาการหดตัวของโพลีเมอร์ ส่งผลให้สารผสมเพิ่มสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นจากงานวิจัย Influence of Temperature on Fluidity of Cement Paste Containing Superplasticizer with Polyethylene Oxide Graft Chains. 2000 และ Influence of temperature on efficiency of superplasticizer admixtures for concrete. Warsaw : 2016 การสรุปผล อธิบายคุณสมบัติของมอร์ตาร์ดังนี้

5.1.1 ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงชนิดโพลีคาบออกซิเลต

สำหรับสารลดน้ำปริมาณสูงชนิดโพลีคาบออกซิเลตเมื่อผ่านกระบวนการให้ความร้อนแล้วสามารถเพิ่มค่าเปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ให้แกซีเมนต์มอร์ตาร์ที่นำมาผสมอย่างน้อย 17.8 เปอร์เซ็นต์โดยที่มีแนวโน้มดังนี้ คือซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบออกซิเลตที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60°C มีความสามารถในการไหลแผ่สูงกว่าซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบออกซิเลตที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50°C ระยะเวลาควบคุมอุณหภูมิของสารที่นานขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์สูงขึ้น และระยะเวลาพักสารที่อุณหภูมิห้องที่นานขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์สูงขึ้นเช่นเดียวกัน

ในทางกลับกันสำหรับค่ากำลังรับแรงอัด ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบออกซิเลตที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50°C มีความสามารถในการรับแรงอัดสูงกว่า ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบออกซิเลตที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60°C ระยะเวลา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เวลาควบคุมอุณหภูมิของสารที่นานขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ลดน้อยลง และระยะเวลาพักสารที่อุณหภูมิห้องที่นานขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ต่ำลงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การให้ความร้อนแก่สารลดน้ำปริมาณสูงชนิดโพลีคาบอกซิเลตสามารถเพิ่มความสามารถในการรับแรงอัดแก่ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่นำสารมาผสมได้สูงสุดถึง 65.34 กิโลกรัม/เซนติเมตร²

5.1.2 ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงชนิดซัลโฟเนตแนพทาลินฟอร์มาลดีไฮด์

สำหรับสารลดน้ำปริมาณสูงชนิดซัลโฟเนตแนพทาลินฟอร์มาลดีไฮด์ เมื่อผ่านกระบวนการให้ความร้อนแล้วสามารถเพิ่มค่าเปอร์เซ็นต์การไหลให้แก่ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่นำมาผสมอย่างน้อย 9.3เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิ่มความสามารถในการรับแรงอัดแก่ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่นำสารมาผสมได้สูงสุดถึง 80.38 กิโลกรัม/เซนติเมตร²

อย่างไรก็ตามแนวโน้มของค่าเปอร์เซ็นต์การไหล และค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่นำสารชนิดซัลโฟเนตแนพทาลินฟอร์มาลดีไฮด์ที่ผ่านการให้ความร้อนไม่สามารถสรุปได้ หรือไม่มีแนวโน้ม

5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

ในการทดสอบหาความสามารถในการไหลแผ่ของซีเมนต์มอร์ตาร์ พบว่าอุปกรณ์โต๊ะวัดค่าการไหลที่ใช้สำหรับการทดสอบนี้มีขนาดไม่เพียงพอในการรองรับความสามารถในการไหลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารลดน้ำปริมาณสูงชนิดโพลีคาบอกซิเลตที่ผ่านกระบวนการบางประเภท ทำให้ไม่สามารถบันทึกค่าการไหลแผ่ได้อย่างครบถ้วน

5.3 ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาผลของความร้อนที่เร่งสารซูเปอร์พลาสติไซเซอร์ต่อคุณภาพของมอร์ตาร์ พบว่ากระบวนการให้ความร้อนด้วยการควบคุมอุณหภูมิ และพักที่อุณหภูมิห้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่สารลดน้ำปริมาณสูงทั้งสองชนิดที่ทำการศึกษา แต่มีความเหมาะสมกับสารบางชนิดเท่านั้น เช่น ชนิดโพลีคาบอกซิเลต เนื่องจากมีแนวโน้มที่ชัดเจนสามารถนำไปใช้งานได้ ในขณะที่ประสิทธิภาพของสารชนิดซัลโฟเนตแนพทาลินฟอร์มาลดีไฮด์หลังผ่านกระบวนการให้ความร้อนได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน เพียงแต่ไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้ ส่งผลให้นำไปใช้งานได้ยาก ซึ่งปัญหาเรื่องสารลดน้ำปริมาณสูงชนิดใดเหมาะสมกับกระบวนการให้ความร้อน จึงเป็นหัวข้อที่ควรศึกษาต่อไป



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผ.1 ทดสอบหาความชื้นเหลวที่เหมาะสมของมอร์ตาร์

ตารางที่ ผ.1.1 ความชื้นเหลวที่เหมาะสมของสารชนิดโพลีคาบออกไซด์

สาร	w/c	%Flow
PCa	0.25	4.15
	0.3	88.4625
	0.3175	110
	0.35	143.3625

ตารางที่ ผ.1.2 ความชื้นเหลวที่เหมาะสมของสารชนิดซิลิเฟนดเนพธาลินฟอร์มัลดีไฮด์

สาร	w/c	%Flow
SNF	0.3	52.2375
	0.3355	110
	0.35	133.5375

ผ.2 ทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การไหลของซีเมนต์มอร์ตาร์

ตารางที่ ผ.2.1 เปอร์เซ็นต์การไหลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบอกลีตที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 °c

อุณหภูมิ (°C)	ระยะเวลา ให้ความ ร้อน (ชั่วโมง)	ระยะเวลา หลังให้ ความร้อน (ชั่วโมง)	D1 (มม.)				D1 เฉลี่ย (มม.)	เปอร์เซ็นต์ การไหล แผ่ (%)
			1	2	3	4		
ไม่ให้ความร้อน	-	-	217.05	214.3	213.05	215.2	214.9	114.9
50	2	0	225.15	235.35	234.75	235.55	232.7	132.7
		24	232.45	240.35	240.6	240.05	238.36	138.3625
		168	247	239.4	236.4	247.7	242.63	142.625
	24	0	229.05	233.4	238.55	235.55	234.14	134.1375
		24	245.85	239.5	241.15	236.65	240.78	140.7825
		168	>250	>250	>250	>250	>250	>150
	48	0	233.95	229.9	236.5	244.9	236.31	136.3125
		24	239.8	247.65	246.35	248.4	245.55	145.55
		168	>250	>250	>250	>250	>250	>150
60	2	0	244.15	237.7	234	245.6	240.36	140.3625
		24	242.65	249.1	250	245.8	246.89	146.8875
		168	>250	>250	>250	>250	>250	>150
	24	0	240.7	247.25	243.1	247.05	244.53	144.5275
		24	>250	>250	>250	>250	>250	>150
		168	>250	>250	>250	>250	>250	>150
	48	0	>250	>250	>250	>250	>250	>150
		24	>250	>250	>250	>250	>250	>150
		168	>250	>250	>250	>250	>250	>150

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.2.2 เปอร์เซ็นต์การไหลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดซัลโฟเฟนตแนพธาไลน์ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 °c

อุณหภูมิ (°C)	ระยะเวลา ให้ความ ร้อน (ชั่วโมง)	ระยะเวลา หลังให้ ความร้อน (ชั่วโมง)	D1 (มม.)				D1 เฉลี่ย (มม.)	เปอร์เซ็นต์ การไหล ผ่าน (%)
			1	2	3	4		
ไม่ให้ความ ร้อน	-	-	215	218.2	208.9	209.7	212.95	112.9500
50	2	0	219.4	227.6	229.75	224.25	225.25	125.2500
		24	230.55	230.1	234.15	235.55	232.59	132.5875
		168	240.45	235.2	242.65	239.6	239.48	139.4750
	24	0	220.35	229.5	225.15	223.35	224.59	124.5875
		24	229.85	235.75	236.4	230.05	233.01	133.0125
		168	243.4	235.35	234.5	240.6	238.46	138.4625
	48	0	225.4	220	219.4	224.45	222.31	122.3125
		24	232.05	231.05	238.45	241.2	235.69	135.6875
		168	234.25	240.9	237.15	240.35	238.16	138.1625
60	2	0	224.7	230.15	236.2	234.75	231.45	132.175
		24	229.65	226	223.2	229.9	227.19	127.1875
		168	238.45	235	229.55	231.5	233.63	133.6275
	24	0	232.	229.75	228.7	230.6	230.36	130.3625
		24	234.05	231.95	227.25	227.7	230.24	130.2375
		168	227.6	233.15	229.85	238.5	232.28	132.2750
	48	0	231.7	233.3	224.6	236.2	231.45	131.4500
		24	237.9	234.05	224.3	236.8	233.26	133.2625
		168	235.85	239.15	230.3	231.1	234.1	134.1000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผ.3 ทดสอบหาค่ากัรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์

ตารางที่ ผ.3.1 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบอซิเลตที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 °C ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน

สาร	อุณหภูมิ	เวลาบ่ม	after heat	sample	W (mm)	L (mm)	H (mm)	area (cm ²)	น้ำหนัก (kg)	น้ำหนัก (KN)	ปริมาตร (m ³)	Density (kg/m ³)	Density (kg/m ³)	Compressive strength (KN)	Compressive strength (ksc)	Compressive strength (ksc)		
none heat				1	50.4	51	49.8	25.70	0.29	97.34	0.00128	2265.52	2265.52	386.03	402.40	402.40		
				2	50.25	50.4	50.3	25.33	0.288	100.18	0.00127	100.18	0.00127	2260.78	2260.78	403.22	403.22	403.22
				3	49.9	50.55	50.2	25.22	0.286	103.42	0.00127	103.42	0.00127	2258.61	2258.61	417.94	417.94	417.94
				1	50.25	51	50.5	25.63	0.296	116.72	0.00129	116.72	0.00129	2287.15	2287.15	464.27	464.27	464.27
				2	50.35	50.95	50.6	25.65	0.295	115.81	0.00130	115.81	0.00130	2272.63	2272.63	460.19	460.19	460.19
				3	50.1	50.75	50.4	25.43	0.295	117.04	0.00128	117.04	0.00128	2302.07	2302.07	469.25	469.25	469.25
				1	50	50.45	50.3	25.23	0.289	113.89	0.00127	113.89	0.00127	2277.71	2277.71	460.24	460.24	460.24
				2	50.25	50.8	50.55	25.53	0.292	111.63	0.00129	111.63	0.00129	2262.88	2262.88	445.77	445.77	445.77
				3	50.2	50.65	50	25.43	0.291	112.13	0.00127	112.13	0.00127	2281.10	2281.10	449.54	449.54	449.54
				1	50.15	50.3	50.4	25.23	0.291	108.46	0.00127	108.46	0.00127	2288.88	2288.88	438.29	438.29	438.29
				2	50.2	50.95	50.6	25.58	0.29	108.19	0.00129	108.19	0.00129	2240.78	2240.78	431.19	431.19	431.19
				3	50.1	50.45	50.1	25.28	0.287	114.21	0.00129	114.21	0.00129	2272.08	2272.08	445.45	445.45	445.45
50		24h	0h	1	50.3	51.45	50	25.88	0.294	112.59	0.00128	2288.91	2288.91	450.98	450.98	450.98		
				2	49.9	51	50.3	25.45	0.293	113.60	0.00127	113.60	0.00127	2277.72	2277.72	456.32	456.32	456.32
				3	50.25	50.5	50	25.38	0.289	109.06	0.00128	109.06	0.00128	2280.96	2280.96	436.38	436.38	436.38
				1	50.1	50.85	50.25	25.48	0.292	111.87	0.00127	111.87	0.00127	2297.86	2297.86	448.06	448.06	448.06
				2	50.15	50.75	50.1	25.45	0.293	109.06	0.00128	109.06	0.00128	2299.06	2299.06	456.35	456.35	456.35
				3	50.1	50.5	50.2	25.30	0.292	113.26	0.00127	113.26	0.00127	2299.06	2299.06	456.35	456.35	456.35
				1	50.35	51	50.5	25.68	0.293	106.70	0.00130	106.70	0.00130	2259.47	2259.47	423.57	423.57	423.57
				2	50.4	50.35	50.1	25.38	0.292	108.18	0.00127	108.18	0.00127	2296.76	2296.76	434.56	434.56	434.56
				3	50	50.55	49.9	25.28	0.289	107.39	0.00126	107.39	0.00126	2291.43	2291.43	433.10	433.10	433.10
				1	50.8	50.85	50	25.83	0.292	114.29	0.00129	114.29	0.00129	2260.78	2260.78	451.01	451.01	451.01
				2	50.1	51.25	50.45	25.68	0.292	113.61	0.00130	113.61	0.00130	2254.19	2254.19	451.04	451.04	451.04
				3	50	50.35	50.4	25.18	0.291	117.91	0.00127	117.91	0.00127	2293.47	2293.47	477.44	477.44	477.44
PCa		48h	1d	1	50.45	50.6	50.2	25.53	0.285	105.32	0.00128	2232.97	2232.97	420.56	420.56	420.56		
				2	50.25	50.75	50.05	25.50	0.288	108.14	0.00128	108.14	0.00128	2264.24	2264.24	432.26	432.26	432.26
				3	50.1	50.5	50.35	25.30	0.288	112.81	0.00127	112.81	0.00127	2260.81	2260.81	454.52	454.52	454.52
				1	50.15	50	50.35	25.08	0.29	104.28	0.00126	104.28	0.00126	2296.98	2296.98	423.93	423.93	423.93
				2	50.2	50.95	50.3	25.58	0.289	107.93	0.00129	107.93	0.00129	2246.37	2246.37	430.16	430.16	430.16
				3	50.35	50.8	49.9	25.58	0.291	105.72	0.00128	105.72	0.00128	2279.97	2279.97	421.34	421.34	421.34
				1	50.3	50.85	50.45	25.58	0.294	110.45	0.00129	110.45	0.00129	2278.39	2278.39	440.19	440.19	440.19
				2	50.25	51	50.2	25.63	0.291	114.52	0.00129	114.52	0.00129	2261.95	2261.95	455.52	455.52	455.52
				3	50.1	50.65	50.5	25.38	0.289	112.68	0.00128	112.68	0.00128	2255.22	2255.22	452.64	452.64	452.64
				1	50.15	50.7	50.3	25.43	0.287	109.84	0.00128	109.84	0.00128	2244.06	2244.06	440.36	440.36	440.36
				2	50.3	50.9	50.1	25.60	0.29	107.59	0.00128	107.59	0.00128	2260.86	2260.86	428.37	428.37	428.37
				3	50	49.95	50.65	24.98	0.288	107.87	0.00126	107.87	0.00126	2276.71	2276.71	440.29	440.29	440.29
60		24h	7d	1	50	50.35	50.7	25.18	0.292	104.27	0.00128	2287.73	2287.73	422.20	422.20	422.20		
				2	50.25	50.4	50.85	25.33	0.288	106.39	0.00129	106.39	0.00129	2236.33	2236.33	428.22	428.22	428.22
				3	50.25	50.95	50.4	25.60	0.287	110.31	0.00129	110.31	0.00129	2224.19	2224.19	439.19	439.19	439.19
				1	50.2	50.8	50.15	25.50	0.292	111.90	0.00128	111.90	0.00128	2283.20	2283.20	447.29	447.29	447.29
				2	49.9	50.1	50.6	25.00	0.292	108.64	0.00126	108.64	0.00126	2308.31	2308.31	442.98	442.98	442.98
				3	50.4	50.25	50.8	25.33	0.29	105.84	0.00129	105.84	0.00129	2254.07	2254.07	426.01	426.01	426.01
				1	50.35	50.45	50	25.40	0.291	104.26	0.00127	104.26	0.00127	2291.20	2291.20	418.40	418.40	418.40
				2	50.05	50.6	50.6	25.33	0.286	107.48	0.00128	107.48	0.00128	2231.83	2231.83	432.62	432.62	432.62
				3	50.15	50.2	50.7	25.18	0.288	110.30	0.00128	110.30	0.00128	2256.37	2256.37	446.61	446.61	446.61
				1	50.2	50.75	50.5	25.48	0.291	105.37	0.00129	105.37	0.00129	2261.84	2261.84	421.61	421.61	421.61
				2	50.35	51.05	50.3	25.70	0.289	109.21	0.00129	109.21	0.00129	2235.29	2235.29	433.11	433.11	433.11
				3	50.25	49.95	50.55	25.10	0.29	109.74	0.00127	109.74	0.00127	2285.63	2285.63	445.69	445.69	445.69
48h		48h	0h	1	50.3	50.6	50.05	25.45	0.288	107.16	0.00129	2276.54	2276.54	444.12	444.12	444.12		
				2	50.4	50.85	50.45	25.63	0.288	108.09	0.00129	108.09	0.00129	2280.00	2280.00	432.94	432.94	432.94
				3	50	50.9	50.15	25.45	0.291	111.35	0.00128	111.35	0.00128	2274.29	2274.29	443.80	443.80	443.80
				1	50.1	51.05	50.2	25.58	0.292	105.29	0.00126	105.29	0.00126	2275.51	2275.51	428.46	428.46	428.46
				2	49.9	50.2	50.35	25.05	0.287	108.73	0.00128	108.73	0.00128	2297.76	2297.76	438.94	438.94	438.94
				3	50.25	50.75	50.4	25.50	0.289	106.55	0.00129	106.55	0.00129	2248.51	2248.51	425.90	425.90	425.90
				1	50.2	50.3	50.5	25.25	0.293	103.44	0.00128	103.44	0.00128	2289.90	2289.90	416.76	416.76	416.76
				2	50.35	50.25	50.4	25.30	0.292	109.79	0.00128	109.79	0.00128	2325.04	2325.04	441.92	441.92	441.92
				3	50.05	50.6	50.1	25.33	0.295	109.79	0.00127	109.79	0.00127	2295.04	2295.04	441.92	441.92	441.92

ตารางที่ ผ.3.2 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดซิลิโพนเตแนพาลินฟอร์มัลดีไฮด์ที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 °C ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน

สาร	อุณหภูมิ	เวลาควบคุม	after heat	sample	W (mm)	L (mm)	H (mm)	area (cm ²)	น้ำหนัก (Kg)	ปริมาตร (m ³)	Compressive strength (kN)	Density (kg/m ³)	Density (kg/m ³)	Compressive strength (ksc)	Compressive strength (ksc)	
SNF	none heat	-	-	1	50.25	50.25	50	25.25	0.283	0.000126	96.79	2241.53	2243.50	390.74	395.41	
				2	50.4	50.15	50.1	25.28	0.285	0.000127	98.58	2250.64	2243.50	397.57	395.41	
				3	50	50.6	50.15	25.30	0.284	0.000127	98.76	2238.34	2243.50	397.92	395.41	
		0h	1	50	51.2	50.5	25.60	0.291	0.000129	115.67	2250.93	2267.32	460.59	2267.32	458.37	
			2	50.4	50.15	49.9	25.28	0.287	0.000126	114.72	2275.52	2267.32	462.67	2267.32	458.37	
			3	49.85	50.55	50.4	25.70	0.289	0.000127	111.70	2275.52	2267.32	451.86	2267.32	458.37	
		1d	1	50.55	50.3	49.75	25.43	0.286	0.000126	109.12	2260.91	2239.29	437.47	2239.29	437.47	437.58
			2	50.45	50.75	50.3	25.60	0.286	0.000126	110.37	2220.76	2239.29	439.43	2239.29	437.47	437.58
			3	50.3	50.3	50.55	25.30	0.286	0.000127	108.18	2236.19	2239.29	435.85	2239.29	437.47	437.58
	7d	1	50.15	50.45	50	25.30	0.289	0.000127	105.29	2284.52	2235.96	424.21	2235.96	424.21	422.35	
		2	50.65	51.35	50.25	26.01	0.287	0.000131	106.41	2195.97	2235.96	417.06	2235.96	424.21	422.35	
		3	50.45	50.7	50.2	25.58	0.286	0.000128	106.84	2227.37	2235.96	425.78	2235.96	424.21	422.35	
	50	0h	1	50.3	50.6	50	25.45	0.288	0.000127	111.13	2263.10	2247.06	445.09	2247.06	445.09	452.23
			2	50	50.6	50.4	25.30	0.286	0.000128	113.78	2242.93	2247.06	458.43	2247.06	445.09	452.23
			3	50.4	50.7	49.9	25.55	0.285	0.000128	113.60	2235.15	2247.06	453.17	2247.06	445.09	452.23
1d		1	50.35	50.25	50	25.30	0.289	0.000127	110.47	2284.51	2270.60	445.08	2270.60	445.08	442.26	
		2	50	50.7	50.35	25.35	0.288	0.000128	108.52	2256.39	2270.60	436.38	2270.60	445.32	442.26	
		3	50.3	50.5	50.1	25.40	0.289	0.000127	110.97	2270.91	2270.60	423.03	2270.60	445.32	442.26	
7d		1	50.5	50.25	50.65	25.38	0.294	0.000129	105.31	2287.39	2268.27	423.03	2268.27	423.03	427.55	
		2	50.25	50.95	50.1	25.60	0.29	0.000128	107.95	2260.89	2268.27	429.81	2268.27	429.81	427.55	
		3	50.4	50.85	49.8	25.63	0.288	0.000128	108.06	2256.53	2268.27	429.81	2268.27	429.81	427.55	
0h	1	50.25	50.45	50	25.35	0.287	0.000127	104.18	2264.20	2268.74	434.69	2268.74	434.69	425.46		
	2	50.25	50.7	50	25.48	0.289	0.000127	108.64	2268.74	2268.74	434.69	2268.74	434.69	425.46		
	3	50.25	50.7	49.9	25.48	0.289	0.000127	105.67	2273.28	2268.74	422.79	2268.74	434.69	425.46		
48h	1	50.1	50.35	50.2	25.23	0.289	0.000127	112.83	2282.22	2275.62	455.95	2275.62	455.95	440.28		
	2	50	51.25	50.6	25.63	0.291	0.000130	109.17	2244.29	2275.62	446.41	2275.62	446.41	440.28		
	3	50.3	50.95	50	25.63	0.286	0.000128	110.11	2231.95	2275.62	437.99	2275.62	446.41	440.28		
7d	1	49.95	50.65	50.1	25.30	0.289	0.000127	106.91	2245.02	2266.85	429.88	2266.85	429.88	429.76		
	2	50.15	50.3	50	25.23	0.287	0.000126	104.86	2275.48	2266.85	423.76	2266.85	429.88	429.76		
	3	50.15	50.3	50	25.23	0.287	0.000126	104.86	2275.48	2266.85	423.76	2266.85	429.88	429.76		
0h	1	50.1	50.45	50.75	25.28	0.29	0.000128	107.25	2260.80	2275.62	432.54	2275.62	432.54	440.28		
	2	50.25	50.3	49.85	25.28	0.291	0.000128	110.69	2309.53	2275.62	446.41	2275.62	432.54	440.28		
	3	50	50.1	50.95	25.05	0.288	0.000126	108.59	2256.53	2275.62	441.89	2275.62	432.54	440.28		
1d	1	50.2	50.5	50.15	25.35	0.285	0.000127	114.89	2241.71	2252.96	461.97	2252.96	461.97	454.42		
	2	50.15	50.45	50.2	25.30	0.288	0.000127	112.74	2267.55	2252.96	454.23	2252.96	461.97	454.42		
	3	50.2	50.45	50.6	25.13	0.286	0.000127	110.19	2249.61	2252.96	447.05	2252.96	461.97	454.42		
7d	1	50	51.05	50.5	25.53	0.287	0.000129	109.61	2226.51	2275.62	437.74	2275.62	437.74	439.88		
	2	50.45	50.7	50.1	25.58	0.286	0.000128	112.98	2231.82	2275.62	450.26	2275.62	437.74	439.88		
	3	50.25	50.95	50.3	25.60	0.289	0.000129	108.41	2244.14	2275.62	431.64	2275.62	450.26	439.88		
0h	1	50.15	50.85	50.25	25.50	0.292	0.000128	113.24	2278.69	2279.15	452.66	2279.15	452.66	446.15		
	2	50.5	50.15	50.4	25.33	0.29	0.000128	110.82	2271.98	2279.15	446.05	2279.15	452.66	446.15		
	3	50.2	50.8	49.9	25.50	0.291	0.000127	110.01	2286.78	2279.15	439.74	2279.15	446.05	446.15		
1d	1	50.15	50.65	50.05	25.40	0.288	0.000127	112.66	2265.36	2268.69	452.12	2268.69	452.12	447.39		
	2	50.25	51.2	49.95	25.73	0.294	0.000129	110.97	2287.74	2268.69	439.67	2268.69	452.12	447.39		
	3	50.3	51	50.35	25.65	0.291	0.000129	113.34	2252.97	2268.69	450.38	2268.69	439.67	447.39		
7d	1	50.05	50.85	49.8	25.45	0.293	0.000127	112.59	2311.76	2284.23	450.96	2284.23	450.96	443.65		
	2	50.2	50.8	50.1	25.50	0.287	0.000128	109.17	2246.35	2284.23	436.38	2284.23	450.96	443.65		
	3	50.15	50.75	50	25.45	0.292	0.000127	110.76	2294.59	2284.23	443.61	2284.23	450.96	443.65		
0h	1	50	50.95	50.15	25.48	0.287	0.000128	111.35	2246.45	2257.90	445.56	2257.90	445.56	444.67		
	2	50.1	50.8	50.25	25.45	0.29	0.000128	108.61	2267.57	2257.90	435.01	2257.90	445.56	444.67		
	3	50.3	50.65	50.2	25.48	0.289	0.000128	113.33	2259.68	2257.90	453.44	2257.90	445.56	444.67		
1d	1	50.35	51.05	50.1	25.70	0.285	0.000129	109.22	2213.16	2265.27	433.15	2265.27	433.15	441.18		
	2	49.95	50.4	50.2	25.17	0.292	0.000126	111.95	2272.12	2265.27	442.99	2265.27	433.15	441.18		
	3	50.15	50.85	50.05	25.50	0.29	0.000128	111.95	2272.12	2265.27	442.99	2265.27	433.15	441.18		
7d	1	50	50.95	50.25	25.45	0.294	0.000128	110.53	2298.92	2277.33	442.71	2277.33	442.71	437.21		
	2	50.2	50.85	50.15	25.53	0.289	0.000128	108.34	2257.52	2277.33	432.64	2277.33	442.71	437.21		
	3	50.2	51	49.95	25.60	0.291	0.000128	109.57	2275.54	2277.33	436.28	2277.33	442.71	437.21		

ตารางที่ ผ.3.3 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดโพลีคาบอซิเลตที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 °C ที่ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน

สาร	อุณหภูมิ	เวลาความชื้น	after heat	sample	W (mm)	L (mm)	H (mm)	area (cm ²)	น้ำหนัก (Kg)	ปริมาตร (m ³)	Compressive strength (KN)	Density (kg/m ³)	Density (kg/m ³)	Compressive strength (ksc)	Compressive strength (ksc)
none heat	-			1	50.2	50.35	50.5	25.28	0.291	0.000128	129.46	2279.81	522.11	509.37	
				2	50.15	50.1	50.05	25.13	0.287	0.000126	121.85	2263.90	494.37	511.63	
				3	50.1	50.65	50.55	25.38	0.286	0.000128	127.36	2229.60	575.55	574.71	
	0h			1	49.9	51	50.45	25.45	0.296	0.000128	143.69	2305.47	564.31	574.71	
				2	50.45	50.25	50.1	25.35	0.291	0.000127	140.34	2291.17	584.27	584.27	
				3	50.4	50.15	50.3	25.18	0.295	0.000127	144.30	2329.59	552.36	559.19	
	1d			1	50.4	50.15	50	25.28	0.292	0.000126	136.96	2310.53	527.87	559.19	
				2	50.1	50.5	50.3	25.30	0.29	0.000127	140.57	2278.77	566.36	566.36	
				3	50.2	50.25	50.45	25.23	0.289	0.000127	138.29	2270.89	558.85	558.85	
	7d			1	50.05	50.25	50.35	25.15	0.288	0.000127	131.87	2274.33	534.49	548.88	
				2	50.5	50.95	50.15	25.73	0.291	0.000129	138.39	2255.21	548.28	548.88	
				3	50.3	50.45	50.1	25.38	0.289	0.000127	140.37	2273.17	563.88	563.88	
0h			1	50.15	50.85	50.2	25.50	0.291	0.000128	141.68	2273.15	566.34	571.84		
			2	50.25	50.4	50.1	25.33	0.292	0.000127	144.06	2301.33	579.84	579.84		
			3	50.15	50.7	50.05	25.43	0.289	0.000127	142.01	2270.99	569.34	571.84		
24h			1	50.2	50.4	50.6	25.30	0.29	0.000128	137.59	2265.23	554.35	568.32		
			2	50.3	50.55	50.2	25.43	0.292	0.000128	146.18	2287.65	586.04	568.32		
			3	50.15	50.25	50	25.20	0.292	0.000126	139.57	2317.43	564.57	564.57		
7d			1	50.7	50.1	50.5	25.40	0.291	0.000128	134.89	2268.59	541.33	551.49		
			2	50.15	51	50.3	25.58	0.287	0.000129	135.64	2230.86	540.60	551.49		
			3	50.25	50.75	50.4	25.50	0.291	0.000129	143.23	2264.07	572.53	572.53		
0h			1	50.2	50.3	50.2	25.25	0.292	0.000127	145.73	2303.60	588.31	564.51		
			2	50.15	50.2	50.1	25.18	0.288	0.000126	136.51	2283.39	552.74	564.51		
			3	50	50.55	49.95	25.28	0.291	0.000126	136.99	2304.98	552.48	564.51		
1d			1	50.2	50.2	50.2	25.20	0.29	0.000129	134.99	2292.38	546.04	556.27		
			2	50.05	51.05	50.45	25.55	0.291	0.000129	142.86	2257.52	569.96	556.27		
			3	50.25	50.7	50.1	25.48	0.288	0.000128	138.16	2256.37	552.81	556.27		
7d			1	50.2	50.55	50.35	25.38	0.295	0.000128	139.59	2308.86	560.74	545.67		
			2	50.3	50.65	50.1	25.48	0.292	0.000128	137.01	2287.69	548.20	545.67		
			3	50	50.9	50.3	25.45	0.287	0.000128	131.84	2241.95	528.08	545.67		
0h			1	50.3	50.45	50.65	25.38	0.294	0.000129	141.66	2287.38	569.05	569.26		
			2	50.05	50.2	50.5	25.13	0.293	0.000127	139.07	2309.24	564.23	569.26		
			3	50.25	50.25	49.95	25.25	0.294	0.000126	142.31	2330.99	574.50	569.26		
1d			1	50.3	50.55	49.85	25.43	0.286	0.000128	140.88	2256.38	564.80	560.83		
			2	50.25	50.65	50.35	25.45	0.293	0.000128	142.70	2286.40	571.53	560.83		
			3	50.4	50.95	50.5	25.68	0.291	0.000130	137.58	2244.02	546.16	560.83		
7d			1	50.15	50.85	50.2	25.50	0.288	0.000128	136.99	2249.71	547.59	549.36		
			2	50.4	50.35	50.1	25.38	0.285	0.000127	142.89	2241.70	573.99	549.36		
			3	50.55	50.2	50.25	25.38	0.289	0.000128	131.07	2266.40	526.50	549.36		
0h			1	50.25	50.9	50.35	25.58	0.29	0.000129	141.20	2251.88	562.75	552.66		
			2	50.25	50.05	50.4	25.15	0.291	0.000127	137.66	2295.74	557.95	552.66		
			3	50.2	50.3	50.1	25.25	0.288	0.000127	133.09	2276.58	537.28	552.66		
1d			1	50.15	50.65	49.9	25.40	0.292	0.000127	136.23	2303.73	546.71	541.71		
			2	50.25	50.05	50	25.15	0.293	0.000126	135.02	2330.01	547.25	541.71		
			3	50.2	50.8	50.1	25.50	0.292	0.000128	132.88	2285.48	531.17	541.71		
7d			1	50.15	50.85	50.25	25.50	0.294	0.000128	139.37	2294.30	557.11	530.98		
			2	50.5	50.15	50.4	25.33	0.293	0.000128	131.11	2295.49	527.72	530.98		
			3	50.2	50.8	49.9	25.50	0.293	0.000127	127.11	2302.50	508.11	530.98		
0h			1	50.1	50.45	50.75	25.28	0.289	0.000128	132.61	2253.01	534.82	532.43		
			2	50.25	50.3	49.85	25.28	0.289	0.000126	129.74	2293.66	523.24	532.43		
			3	50	50.1	50.95	25.05	0.29	0.000128	132.51	2272.20	539.23	532.43		
1d			1	50.2	50.5	50.15	25.35	0.287	0.000127	127.55	2257.44	512.88	511.31		
			2	50.15	50.45	50.2	25.30	0.289	0.000127	124.74	2275.42	502.58	511.31		
			3	50.2	50.05	50.6	25.13	0.292	0.000127	127.79	2296.81	518.47	511.31		
7d			1	50.4	50.3	49.9	25.35	0.288	0.000127	132.04	2276.64	530.93	521.82		
			2	49.95	50.65	50.1	25.30	0.291	0.000127	128.69	2295.83	518.51	521.82		
			3	50.15	50.3	50	25.23	0.29	0.000126	127.69	2299.27	516.01	521.82		

ตารางที่ ผ.3.4 ค่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมสารชนิดซิลิโพนเตแนพทาลินฟอร์มัลดีไฮด์
ที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 °C ที่ระยะเวลาการบ่ม 28
วัน

สาร	อุณหภูมิ	เวลาความชื้น	after heat	sample	W (mm)	L (mm)	H (mm)	area (cm ²)	น้ำหนัก (kg)	ปริมาตร (m ³)	Compressive strength (KN)	Density (kg/m ³)	Density (kg/m ³)	Compressive strength (ksc)	Compressive strength (ksc)
SNF	none heat	-	-	1	50.2	50.95	50.3	25.98	0.284	0.000129	129.54	2207.51	516.28	506.94	
				2	50	50.5	50.45	25.25	0.285	0.000127	124.88	2237.29	124.88	504.15	500.38
				3	50.25	50.75	50.15	25.50	0.285	0.000129	125.18	2228.44	125.18	506.02	580.22
				1	50.05	50.8	50.65	25.43	0.291	0.000128	148.66	2259.67	148.66	581.09	563.55
				2	50.35	51.05	50.7	25.48	0.292	0.000128	145.23	2287.71	145.23	577.51	573.44
				3	50.35	50.3	50.3	25.70	0.289	0.000129	142.10	2235.29	142.10	558.67	584.13
				1	50.1	50.9	50.4	25.20	0.286	0.000127	142.77	2251.80	142.77	537.49	521.42
				2	50.25	50.65	50.35	25.45	0.285	0.000128	139.49	2223.97	139.49	524.25	585.70
				3	50.25	50.7	50.6	25.48	0.288	0.000129	145.99	2234.08	145.99	591.45	587.31
				1	50.05	50.45	50.8	25.25	0.288	0.000128	133.14	2245.24	133.14	552.83	541.20
				2	50.15	49.85	50.75	25.00	0.287	0.000127	125.55	2262.09	125.55	530.03	531.83
				3	50.1	50.9	50.1	25.50	0.289	0.000128	128.79	2262.06	128.79	527.96	574.99
				1	50.2	50.85	50.65	25.53	0.289	0.000129	146.67	2235.24	146.67	580.00	564.46
				2	50	50.95	50.2	25.48	0.285	0.000128	145.72	2244.01	145.72	548.53	568.03
				3	50.25	50.55	50.35	25.40	0.287	0.000128	147.81	2228.57	147.81	574.99	544.00
SNF	50	24h	0h	1	50.15	50.9	50.05	25.53	0.287	0.000128	132.99	2240.78	530.03	541.20	
				2	50.4	50.5	50	25.45	0.29	0.000127	135.39	2261.93	135.39	530.03	531.83
				3	50.3	50.65	50.15	25.48	0.289	0.000128	139.03	2261.93	139.03	527.96	574.99
				1	50.15	50.3	50.4	25.23	0.291	0.000127	137.78	2288.88	137.78	527.96	541.20
				2	50.2	50.95	50.6	25.58	0.29	0.000129	132.99	2240.78	132.99	530.03	531.83
				3	50.1	50.45	50.1	25.28	0.291	0.000127	133.10	2298.03	133.10	536.79	531.83
				1	50.65	50.8	50.1	25.73	0.287	0.000129	136.21	2226.39	136.21	539.63	531.83
				2	50.2	50.6	50.1	25.40	0.292	0.000127	131.56	2294.51	131.56	527.96	574.99
				3	50.05	49.95	50.2	25.00	0.291	0.000125	129.47	2318.73	129.47	527.96	544.00
				1	49.5	50.6	50.2	25.55	0.286	0.000126	142.33	2229.57	142.33	567.79	574.99
				2	49.9	50.4	50.05	25.15	0.287	0.000128	146.67	2280.06	146.67	594.49	544.00
				3	50.1	50.55	50.35	25.33	0.291	0.000128	139.80	2282.10	139.80	562.70	564.46
				1	50.25	50	50.35	25.13	0.292	0.000127	134.90	2308.22	134.90	547.31	544.00
				2	50.2	50.45	50.35	25.33	0.289	0.000128	139.50	2266.38	139.50	561.49	580.00
				3	50.3	50.65	50.05	25.48	0.287	0.000128	130.76	2250.77	130.76	523.20	564.46
SNF	60	24h	0h	1	50.15	50.9	50.45	25.53	0.291	0.000129	145.24	2259.66	580.00	564.46	
				2	50.05	51.1	50.25	25.58	0.292	0.000129	141.68	2272.07	141.68	564.70	568.03
				3	50.25	50.7	50.35	25.48	0.289	0.000128	137.13	2252.96	137.13	548.68	568.03
				1	50.1	50.45	50.7	25.28	0.287	0.000128	136.01	2239.62	136.01	581.01	574.99
				2	50.2	50.6	50.1	25.40	0.285	0.000127	144.78	2239.51	144.78	574.54	536.44
				3	50.25	50.1	50.45	25.18	0.29	0.000127	141.89	2283.30	141.89	542.42	571.99
				1	50.15	50.95	50.7	25.55	0.291	0.000130	131.45	2246.31	131.45	524.42	569.92
				2	50.35	50.3	50	25.33	0.29	0.000127	134.84	2290.13	134.84	542.73	561.58
				3	50.2	50.65	50.3	25.43	0.292	0.000128	135.24	2283.14	135.24	542.18	571.99
				1	50.1	50.75	49.95	25.43	0.289	0.000127	138.39	2275.56	138.39	554.83	569.92
				2	49.95	50.05	50.45	25.00	0.288	0.000126	140.40	2283.45	140.40	574.08	561.58
				3	50.2	50.15	50.6	25.18	0.291	0.000127	145.38	2284.38	145.38	574.08	570.09
				1	50.3	50.5	50.2	25.40	0.289	0.000128	140.97	2266.39	140.97	574.97	565.62
				2	50.25	50.35	50.8	25.30	0.289	0.000129	148.22	2248.53	148.22	555.68	582.25
				3	50.3	50.45	50.65	25.38	0.287	0.000129	136.14	2232.92	136.14	565.24	567.81
SNF	60	48h	0h	1	50.2	50.75	50.5	25.48	0.289	0.000129	143.98	2246.29	576.09	561.58	
				2	50.35	51.05	50.3	25.70	0.285	0.000129	133.77	2204.36	133.77	530.51	574.08
				3	50.25	49.95	50.55	25.10	0.288	0.000127	142.35	2269.86	142.35	578.13	570.09
				1	50	50.45	50.3	25.23	0.289	0.000127	142.06	2271.71	142.06	574.08	570.09
				2	50.25	50.8	50.55	25.53	0.29	0.000129	140.54	2288.97	140.54	574.97	565.62
				3	50.2	50.65	50	25.43	0.291	0.000127	143.42	2288.97	143.42	555.68	582.25
				1	50.25	51	50.5	25.63	0.287	0.000130	139.70	2217.61	139.70	558.93	582.25
				2	50.35	50.95	50.6	25.65	0.286	0.000130	140.66	2203.29	140.66	565.24	567.81
				3	50.1	50.75	50.4	25.43	0.288	0.000128	145.23	2247.44	145.23	565.94	567.81
				1	50.4	51	49.8	25.70	0.288	0.000128	142.53	2249.90	142.53	556.94	567.81
				2	50.25	50.4	50.3	25.33	0.288	0.000127	138.37	2260.78	138.37	556.94	567.81
				3	49.9	50.55	50.2	25.22	0.289	0.000127	143.83	2282.30	143.83	581.25	567.81

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การอ้างอิง

1. **H. Ichiboji, and M. Kinoshita T. Nawa.** *Influence of Temperature on Fluidity of Cement Paste Containing Superplasticizer with Polyethylene Oxide Graft Chains.* 2000.
2. **Z. Tahery, S. Sasaki, and S. Date M. S. Salehi.** *Effect of Thermal Stimulation of Admixture to Workability of the Mortar.* 2016.
3. **U.S. BUREAU OF RECLAMATION.** *CONCRETE MANUAL 8th edition revised.* Denver : 1981.
4. *Hydration of cement.* **Dr.Abbas Oda Dawood.** Concrete technology (Misan University Engineering College Civil Department).
5. **Jame S. Hampton.** *Extended Workability of Concrete Containing High-Range Water-Reducing Admixture in Hot Weather.* 1981.
6. **Pawel Lokowski.** *Influence of temperature on efficiency of superplasticizer admixtures for concrete.* Warsaw : 2016.