

แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาว ในงานโครงสร้างอาคาร
กรณีศึกษา : ไม้ยางพารา

GUIDELINES FOR USING GLUED LAMINATED TIMBER (GLULAM) BEAMS IN
BUILDING STRUCTURE WORK CASE STUDY: RUBBER WOOD



นายจักรกฤษณ์ โรจน์พานิชกิจ
JAKKRIT ROJPHANICHKIT

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2567

KMITL-2024-AR-M-002-020

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GUIDELINES FOR USING GLUED LAMINATED TIMBER (GLULAM) BEAMS IN
BUILDING STRUCTURE WORK CASE STUDY: RUBBER WOOD



AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIRMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF ARCHITECTURE PROGRAM IN TROPICAL ARCHITECTURE
SCHOOL OF ARCHITECTURE, ART, AND DESIGN
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2024

KMITL-2024-AR-M-002-020

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



COPYRIGHT 2024

SCHOOL OF ARCHITECTURE, ART, AND DESIGN

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

| | |
|-----------------------------------|--|
| หัวข้อการค้นคว้าอิสระ | แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงาน โครงสร้างอาคาร กรณีศึกษา : ไม้ยางพารา |
| นักศึกษา | นายจักรกฤษณ์ โรจน์พานิชกิจ |
| รหัสประจำตัว | 66026007 |
| ปริญญา | สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
| สาขาวิชา | สถาปัตยกรรมเขตร้อน |
| พ.ศ. | 2567 |
| อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติวิทย์ พงษ์เสริมผล |
| อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(ร่วม) | - |

บทคัดย่อ

การใช้งานไม้แปรรูปเชิงวิศวกรรม (Engineered Wood) ในงานสถาปัตยกรรมยุคในปัจจุบันมีรูปแบบและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากมายหลายชนิด โดยเฉพาะการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคารในต่างประเทศที่มีการพัฒนาอย่างมากมาย ซึ่งปัจจุบันคานไม้ประกอบอัดกาวในประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานและกฎหมายที่รองรับ ผู้วิจัยจึงสนใจที่ทำการรวบรวมข้อมูลอ้างอิงจากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรฐานสากลการทดสอบคานไม้ประกอบอัดกาวต่างๆ คู่มือการออกแบบคานไม้ประกอบอัดกาว คู่มือเลือกคานไม้ประกอบอัดกาวจากโรงงานต่างประเทศ โดยสรุปเป็นสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคาร เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเป็นแนวทางการนำไปใช้ ให้ส่งเสริมการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคารในประเทศไทยให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางสถาปัตยกรรม เกิดเป็นงานวิจัย “แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคารโดยมีกรณีศึกษา: ไม้ยางพารา” และจากการศึกษาตัวอย่างคานไม้ประกอบอัดกาวทั้ง 3 แบบ จึงสรุปได้ว่าคานแต่ละแบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารได้โดยตรวจสอบจาก ตารางสรุปแรงที่กระทำ ระยะพาดช่วง ขนาดหน้าตัดของไม้องค์ประกอบ และค่าความแข็งแรงของคานเทียบกับค่ามาตรฐานเป็นสำคัญจึงสามารถเกิดเป็นแนวทางการนำไปใช้งานในโครงสร้างอาคารได้ต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

| | |
|--------------------------|---|
| Independent Study | Guidelines for Using Glued Laminated Timber (Glulam) Beams in Building Structure Work Case Study: Rubber Wood |
| Student | Mr. Jakkrit Rojphanichkit |
| Student ID | 66026007 |
| Degree | Master of Architecture |
| Program | Tropical Architecture |
| Year | 2024 |
| Thesis Advisor | Assistant Professor Chotewit Pongserpol |
| Thesis Co-Advisor | - |

ABSTRACT

The use of engineered wood in today's architecture has advanced forms and innovations and is used in many types of construction industries. In particular, the use of glued composite wood beams in building structures in foreign countries has developed greatly. In summary, it creates knowledge and guidelines for using glued composite wood beams in building structures. To serve as a database and guideline for use Promote the use of glued composite wood beams in building structures in Thailand to suit architectural conditions. Born into research “Guidelines for Using Glued Laminated Timber (Glulam) Beams in Building Structure Work Case Study: Rubber Wood” and from studying samples of three types of glued composite wood beams, it can be concluded that each type of beam can be applied to building structures. by checking from Table summarizing the applied force, span distance, cross-sectional size of the component wood. and the strength value of the beam compared to the standard value is important, so it can be used as a guideline for further use in building structures.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาของงานวิจัยนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติวิทย์ พงษ์เสริมผล และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คือ ดร. มนสิณี อรรถวานิช อาจารย์ กฤษฎา พลทรัพย์ และ ผศ.วัชรพงษ์ ประสานเกลียว ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้การช่วยเหลือใน การทำวิทยานิพนธ์ รวมถึงสอนวิธีการทำงานที่ดีทำให้ผู้วิจัยรู้จักพัฒนาตนเองในด้านการงานให้ดีขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ให้คำแนะนำและแนวทางในการปรับปรุง วิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ขอขอบคุณคณะอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่าน ที่สั่งสอนวิชาความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆและนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการทำวิจัยนี้ รวมทั้งการมอบโอกาสให้ได้ทำงานวิจัยนี้

สำหรับคุณประโยชน์และคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ ให้แก่ครอบครัวของข้าพเจ้า ครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้ามาตลอดจนถึงทุกวันนี้

จักรกฤษณ์ โรจน์พานิชกิจ

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย..... | I |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..... | II |
| กิตติกรรมประกาศ..... | III |
| สารบัญ..... | IV |
| สารบัญตาราง..... | IVI |
| สารบัญรูป..... | VIII |
| บทที่ 1 บทนำ..... | 1 |
| 1.1 ที่มาและความสำคัญ | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย..... | 2 |
| 1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย..... | 2 |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 2 |
| บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม..... | 3 |
| 2.1 คำจำกัดความ..... | 3 |
| 2.2 แนวคิดการใช้วัสดุไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร..... | 4 |
| 2.2.1 ประเภทของไม้ประกอบอัดกาวในการก่อสร้างในปัจจุบัน | 4 |
| 2.2.2 แนวคิดการใช้วัสดุไม้ประกอบอัดกาวในการโครงสร้างอาคารแบบต่างๆ | 11 |
| 2.2.3 แนวคิดการใช้ไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมไม้ประกอบอัดกาว..... | 31 |
| 2.2.4 อาคารกรณีศึกษาการใช้ไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้าง..... | 38 |
| 2.3 แนวคิดการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างวัสดุไม้ | 52 |
| 2.3.1 ประเภทของการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร..... | 52 |
| 2.3.2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการรับแรงคานไม้ประกอบอัดกาว | 57 |
| 2.4 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร | 61 |
| 2.4.1 มาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย | 61 |
| 2.4.2 มาตรฐานที่ใช้ในต่างประเทศ | 63 |
| 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... | 66 |
| 2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ | 66 |
| 2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ..... | 68 |
| 2.6 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย | 75 |
| 2.7 กรอบแนวคิดกระบวนการวิจัย | 76 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และห้ามอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| บทที่ 3 เครื่องมือและวิธีการดำเนินการ..... | 77 |
| 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย..... | 77 |
| 3.2 การดำเนินการวิจัย..... | 77 |
| 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล..... | 78 |
| 3.4 วิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย..... | 79 |
| 3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ... 79 | |
| 3.4.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล..... | 80 |
| 3.4.3 วิธีการสรุปผลการวิจัย..... | 80 |
| บทที่ 4 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล..... | 81 |
| 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคาร..... | 81 |
| 4.2 การเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใช้งานของคานไม้ประกอบอัดกาว..... | 84 |
| 4.3 การประยุกต์ใช้คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาว..... | 84 |
| 4.3.1 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 1..... | 93 |
| 4.3.2 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 2..... | 94 |
| 4.3.3 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 3..... | 95 |
| บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา..... | 96 |
| 5.1 สรุปผลงานวิจัย..... | 96 |
| 5.2 ข้อเสนอแนะ..... | 97 |
| บรรณานุกรม..... | 98 |
| ประวัติผู้เขียน..... | 100 |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|---|------|
| 2. 1 ตารางสรุปโครงสร้างไม้ประกอบอัดกาวรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน..... | 12 |
| 2.2 คลาสความแข็งแรงของคานไม้ประกอบอัดกาว..... | 14 |
| 2.3 ข้อมูลทางเทคนิคของคานไม้ประกอบอัดกาว..... | 14 |
| 2.4 ค่าเฉพาะของคานไม้ประกอบอัดกาวตามมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013.. | 15 |
| 2.5 สรุปรูปขนาดหน้าตัดของคานไม้ประกอบอัดกาว..... | 17 |
| 2.6 ตารางระยะพาดช่วงของคานไม้ประกอบอัดกาว..... | 18 |
| 2.7 Single Span Floor Joists Glulam Quality GL28C..... | 20 |
| 2.8 Continuous Span Floor Joists. Glulam Quality GL28C..... | 21 |
| 2.9 Roof Rafters 38° Single and Continuous Span. Glulam Quality GL28C..... | 22 |
| 2.10 Roof Rafters 32,5° Single and Continuous Span. Glulam Quality GL28C..... | 23 |
| 2.11 Roof Rafters 20° Single and Continuous Span. Glulam Quality GL28C..... | 24 |
| 2.12 Roof Rafters 5° Single and Continuous Span. Glulam Quality GL28C..... | 25 |
| 2.13 Ridge Beams And Intermediate Roof Beams. Glulam Quality GL28C..... | 26 |
| 2.14 Veranda Beams Single Span. Glulam Quality GL28C..... | 27 |
| 2.15 Veranda Beams Continuous Span. Glulam Quality GL28C..... | 28 |
| 2.16 Lintel Beams with only Roof Loads, Upper or Single Floor. Glulam Quality GL28C..... | 29 |
| 2.17 ตารางการศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของไม้อย่างพาราสำเร็จรูป..... | 33 |
| 2.18 ตารางอัตราการผลิตชั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้..... | 34 |
| 2.19 การศึกษาราคาในท้องตลาดของไม้อย่างพาราแบบประสานต่อพื้นปลา..... | 35 |
| 2.20 การศึกษาราคาในท้องตลาดของไม้อย่างพาราแบบต่อตรง..... | 35 |
| 2.21 การศึกษาราคาในท้องตลาดของไม้อย่างพาราแบบเสาไม้อย่างพาราสี่เหลี่ยม..... | 35 |
| 2.22 การศึกษาราคาในท้องตลาดของไม้อย่างพาราแบบเสาไม้อย่างพาราเหลกกลม..... | 36 |
| 2.23 การศึกษาราคาในท้องตลาดของไม้อย่างพาราแบบไม้โครง..... | 36 |
| 2.24 ตารางสรุปอาคารกรณีศึกษาที่ใช้คานไม้ประกอบอัดกาว..... | 51 |
| 2.25 สรุปลูตรและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการรับแรงของคานแบบง่าย..... | 57 |
| 2.26 สรุปลูตรและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการรับแรงของคานแบบยี่น..... | 58 |
| 2.27 อัตราส่วนโมดูลัสความยืดหยุ่นของไม้ชนิดต่างๆ ของประเทศไทย (Modulus of Elasticity Ratio in Different Wood Types of Thailand)..... | 61 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และห้ามอ้างถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง (ต่อ)

| ตารางที่ | หน้า |
|--|------|
| 2.28 มาตรฐานความเครียดตามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (Allowable Stress of E.I.T. Standard) | 62 |
| 2.29 มาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้องกับไม้โครงสร้าง ของคานไม้ประกอบอัดกาว | 63 |
| 2.30 มาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับไม้ประกอบอัดกาว | 64 |
| 2.31 มาตรฐาน EN ที่เกี่ยวข้องกับไม้ประกอบอัดกาว | 65 |
| 2.32 สรุปประเภทงานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม | 72 |
| 2.33 สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้องข้องจากงานวิจัย | 74 |
| 3.1 เครื่องมือการสร้างแนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาว | 79 |
| 4.1 เครื่องมือการสร้างแนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 1 | 81 |
| 4.2 เครื่องมือการสร้างแนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 2 | 82 |
| 4.3 เครื่องมือการสร้างแนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 3 | 83 |
| 4.4 การวิเคราะห์แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 1 | 84 |
| 4.5 การวิเคราะห์แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 2 | 87 |
| 4.6 การวิเคราะห์แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 3 | 90 |

สารบัญรูป

| รูปที่ | หน้า |
|--|------|
| 2.1 ภาพรวมประเภทไม้แปรรูปที่เป็นไม้ประกอบอัดกาวในปัจจุบัน..... | 5 |
| 2.2 ไม้ประกอบอัดกาว (Glulam) | 6 |
| 2.3 ไม้อัดบางประกอบอัดกาว (Laminated Veneer Lumber/LVL)..... | 7 |
| 2.4 ไม้ครอสลามิเนต (Cross-Laminated Timber/CLT) | 8 |
| 2.5 ไม้แอลเอสแอล (Laminated Strand Lumber/LSL)..... | 9 |
| 2.6 ไม้พีเอสแอล (Parallel Strand Lumber/PSL) | 9 |
| 2.7 ไม้เอ็นแอลที (Nail Laminated Timber/NLT)..... | 10 |
| 2.8 ไม้ดีแอลที (Dowel Laminated Timber/DLT)..... | 10 |
| 2.9 ไม้เอ็มพีพี (Mass Plywood Panel/MPP)..... | 11 |
| 2.10 Homogeneous Glulam..... | 13 |
| 2.11 Combined Glulam | 13 |
| 2.12 การจัดเรียงคานไม้ประกอบอัดกาวแบบตามแนวแกน..... | 16 |
| 2.13 การจัดเรียงคานไม้ประกอบอัดกาวตามการวางของไม้องค์ประกอบ..... | 17 |
| 2.14 Floor Joists Supporting Floor Loads Only 1..... | 20 |
| 2.15 Floor Joists Supporting Floor Loads Only 2..... | 21 |
| 2.16 Roof Rafters 38° Supporting Roof Load Only..... | 22 |
| 2.17 Roof Rafters 32,5° Supporting Roof Load Only..... | 23 |
| 2.18 Roof Rafters 20° Supporting Roof Load Only..... | 24 |
| 2.19 Roof Rafters 5° Supporting Roof Load Only..... | 25 |
| 2.20 Ridge Beam And Intermediate Roof Beam..... | 26 |
| 2.21 Veranda Beam Single Span..... | 27 |
| 2.22 Veranda Beam Continuous Span..... | 28 |
| 2.23 Lintel Beam..... | 29 |
| 2.24 แผนผังสรุปแนวความคิดการใช้วัสดุไม้ประกอบอัดกาวในการโครงสร้างอาคารแบบต่างๆ | 30 |
| 2.25 ต้นไม้ยางพารา | 31 |
| 2.26 วัฏจักรวงจรการปลูกของไม้ยางพารา | 32 |
| 2.27 กรอบแนวคิดแนวความคิดการใช้ไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมไม้ประกบอัดกาว | 37 |
| 2.28 ทัศนียภาพของโรงแรม Mjostarnet..... | 38 |
| 2.29 แนวคิดการออกแบบของโรงแรม Mjostarnet..... | 39 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และ VIII อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่ | หน้า |
|---|------|
| 2.30 แบบผังพื้นของโรงแรม Mjostarnet | 40 |
| 2.31 แบบสถาปัตยกรรมรูปด้านและรูปตัดของโรงแรม Mjostarnet..... | 41 |
| 2.32 ประเภทการใช้โครงสร้างแบบต่างๆของโรงแรม Mjostarnet..... | 41 |
| 2.33 ขั้นตอนการก่อสร้างของโรงแรม Mjostarnet | 42 |
| 2.34 โครงสร้างไม้ที่ใช้ในโครงการของโรงแรม Mjostarnet..... | 42 |
| 2.35 ทัศนียภาพภายนอกของ Ascent Timber Tower | 43 |
| 2.36 ทัศนียภาพภายนอกแสดงแนวคิดของ Ascent Timber Tower..... | 44 |
| 2.37 แบบผังพื้นของ Ascent Timber Tower | 44 |
| 2.38 แบบสถาปัตยกรรมรูปด้านของ Ascent Timber Tower..... | 45 |
| 2.39 ภาพรวมของโครงสร้างในอาคารของ Ascent Timber Tower..... | 46 |
| 2.40 ทัศนียภาพภายนอกของ World of Volvo..... | 47 |
| 2.41 แนวคิดและกระบวนการออกแบบในการออกแบบของ World of Volvo | 48 |
| 2.42 แบบผังพื้นของ World of Volvo..... | 49 |
| 2.43 ภาพทัศนียภาพของ World of Volvo | 50 |
| 2.44 ภาพรวมโครงสร้างของ World of Volvo..... | 50 |
| 2.45 Midspan Load..... | 52 |
| 2.46 Load At Any Point..... | 52 |
| 2.47 Uniform Load..... | 52 |
| 2.48 Uniformly Varying Load..... | 53 |
| 2.49 Triangular Load..... | 53 |
| 2.50 Moment Load At One Support..... | 53 |
| 2.51 End Load | 54 |
| 2.52 Load At Any Point..... | 54 |
| 2.53 Uniform Load..... | 54 |
| 2.54 Uniformly Varying Load (Case 1)..... | 55 |
| 2.55 Uniformly Varying Load (Case 2)..... | 55 |
| 2.56 Moment Load At End..... | 55 |
| 2.57 สรุปประเภทของการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร | 56 |
| 2.58 สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการรับแรงคานไม้ประกอบอัดกาว | 60 |

สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่ | หน้า |
|--|------|
| 2.59 มาตรฐานตามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์..... | 61 |
| 2.60 กรมโยธาธิการและผังเมือง | 62 |
| 2.61 มาตรฐานการทดสอบไม้ โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร..... | 62 |
| 2.62 The American Society For Testing And Materials (ASTM)..... | 63 |
| 2.63 มาตรฐาน International Organization for Standardization..... | 64 |
| 2.64 มาตรฐาน Eurocode 5: Design of Timber Structures..... | 64 |
| 2.65 สรุปรูปมาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร | 65 |
| 2.66 แผนภูมิแยกประเภทงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... | 71 |
| 2.67 แผนภูมิแยกประเภทงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... | 72 |
| 2.68 สรุปรูปกรอบแนวคิดการวิจัย | 75 |
| 2.69 กรอบแนวคิดกระบวนการวิจัย..... | 76 |
| 3.1 การดำเนินการวิจัย | 77 |
| 4.1 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 1 | 93 |
| 4.2 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 2 | 94 |
| 4.3 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 3 | 95 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และ X อ่างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การใช้งานไม้แปรรูปเชิงวิศวกรรม (Engineered Wood) ในงานสถาปัตยกรรมยุคในปัจจุบันมีรูปแบบและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากมายหลายชนิด อาทิ การใช้งานในการรับแรงทางโครงสร้าง การใช้ในวัสดุปิดผิวตกแต่งภายใน การใช้งานเป็นเฟอร์นิเจอร์ และการใช้วัสดุเพื่อความยั่งยืน โดยมีรูปแบบที่หลากหลายในท้องตลาดให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย อาทิ ไม้ประกอบอัดกาว (Glulam) และไม้อัดบางประกอบอัดกาว (Laminated Veneer Lumber: LVL) และ Cross Laminated Timber (CLT) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความสวยงามตามรูปแบบธรรมชาติ จึงเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมไม้ประกอบอัดกาว เริ่มมีบทบาทในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทยมากขึ้น

ในส่วนของประเทศไทย มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ไม้แปรรูป โดยเฉพาะไม้ประกอบอัดกาว (Glue Laminated Timber) เป็นวิธีการทำไม้แปรรูปโดยนำมาประกอบกันด้วยกาวหรือวัสดุประสานเพื่อใช้เสริมความแข็งแรง ไม้ที่ถูกนำมาใช้ในวิธีการของไม้ประกอบอัดกาวมากที่สุดคือ ไม้ยางพารา การพัฒนาไม้ประกอบอัดกาวในประเทศไทย นิยมใช้ไม้ยางพาราสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์และวัสดุปิดผิวอาคาร อีกทั้งสามารถปลูกต้นยางพาราเพื่อเอาน้ำยางมาขายได้ ในปัจจุบันเริ่มมีความพยายามในการนำไม้ยางพารามาใช้ในงานโครงสร้างในงานอาคารมากขึ้น โดยใช้เทคนิคไม้ประสานหรือไม้ประกอบอัดกาว เพื่อเสริมความแข็งแรงของไม้ยางพาราที่เป็นไม้เนื้ออ่อน ที่เจริญเติบโตเร็วแต่มีขนาดไม้มีขนาดเล็ก ทำให้ขนาดของไม้ประกอบอัดกาวที่ผลิตในอุตสาหกรรมมีขนาดอ้างอิงกับระบบการผลิตของไม้แปรรูป ไม้ประกอบอัดกาวมีข้อได้เปรียบไม้แบบเต็มท่อน เนื่องจากผ่านขั้นตอนการผลิตทำให้มีขนาดที่เป็นฉาก นอกจากนี้มีการทดลองนำไม้ชนิดอื่นมาใช้ การใช้ไม้ยางพารามีรูปแบบวัสดุที่หลากหลายสามารถใช้งานได้หลายประเภท อาทิ วัสดุปิดผิวอาคาร วัสดุปิดผิวตกแต่งภายใน พื้น ฝ้า ประตู่ หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ ดังนั้นบทบาทของไม้ยางพาราจากสถานการณ์ปัจจุบันที่จึงยังไม่มีการใช้งานสำหรับโครงสร้างอาคาร โดยโครงสร้างไม้ประกอบอัดกาวของไม้ยางพารามีศักยภาพที่ใช้แทนวัสดุชนิดอื่นในท้องตลาด สำหรับงานอาคารได้ เพราะมีข้อได้เปรียบทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถดูดซับคาร์บอนจากสภาพแวดล้อมได้โดยตรง ตรงข้ามกับคอนกรีตที่ปล่อยคาร์บอนสู่สภาวะบรรยากาศ ไม้เชิงวิศวกรรมจาก ไม้ยางพาราติดตั้งง่าย รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าคอนกรีต (Forest Industry Organization, 2560)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม้แปรรูปประเภท ไม้ประกอบอัดกาวจึงมีความสำคัญที่จะต้องมีฐานข้อมูลหรือแนวทางในการออกแบบโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะคานไม้ประกอบอัดกาวที่มีความสำคัญในงานโครงสร้างแบบเสาและคานที่นิยมใช้ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยนิยมใช้โครงสร้างไม้ไม้ประกอบอัดกาวให้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของงานวิจัย “แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคาร กรณีศึกษา : ไม้ยางพารา”

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

- 1) เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้และส่งเสริมให้เกิดการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในการรับแรงในงานโครงสร้างอาคารที่เหมาะสม ในเงื่อนไขงานสถาปัตยกรรม

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

- 1) ประเภทการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวที่วิเคราะห์ เป็นแบบคานช่วงเดียวเป็นหลัก
- 2) ไม้ยางพาราที่ใช้ คือ พันธุ์ กะเตาะห์¹
- 3) งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อระยะโก่งตัวของคานไม้ประกอบอัดกาว ดังนี้
 - 3.1) โมดูลัสความยืดหยุ่น (Elastic Modulus)
 - 3.2) ระยะโก่ง (Deflection)
 - 3.3) ความแข็งแกร่งของคาน (Stiffness)
- 4) คานไม้ประกอบอัดกาวในงานวิจัย เป็นคานช่วงเดียว ระยะพาดช่วง 3-10 เมตร

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้แนวทางการนำไปใช้และส่งเสริมให้เกิดการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวเหมาะสมกับเงื่อนไข

¹ พันธุ์ กะเตาะห์ หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hevea brasiliensis Muell. Arg. ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE ชื่อสามัญ Para rubber, เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ที่ได้รับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

2.1 คำจำกัดความ

ไม้ยางพารา (Rubber Wood)

หมายถึง เป็นต้นไม้ที่สูงชะลูด ซึ่งลำต้นสามารถสูงได้มากกว่า 30 เมตร ตัวยางมีสีขาวหรือสีเหลือง โดยถูกเก็บอยู่ภายใต้เปลือกไม้ อายุได้ประมาณ 5-6 ปี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Hevea Brasiliensis* เป็นไม้ที่นิยมนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพสูง

ไม้แปรรูป (Lumber)

หมายถึง ไม้ที่ได้ทำการแปรรูปมาจากไม้ท่อนซุงโดยที่ได้ทำการผ่านการเลื่อยหรือการถากมา เพื่อที่จะนำ ไม้แปรรูปนี้ ไปใช้ในการก่อสร้าง ทำอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ หรือนำไปแปรรูปเพื่อไปใช้ประโยชน์ในงานอื่นๆแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง และ ไม้เนื้อแกร่ง

ไม้ประกอบหรือไม้ประกอบอัดกาว (Glued Laminated Timber หรือ Glulam)

หมายถึง ไม้ประกอบหรือไม้ประกอบอัดกาว เป็นการนำไม้แปรรูปขนาดเล็กที่อบไล่พร้อมอัดน้ำยาแรงดันสูง มาประกบกันโดยใช้กาวชนิดแรงยึดเหนี่ยวสูง สามารถใช้ได้กับงานโครงสร้างให้ทั้งความแข็งแรง ทนทาน และความสวยงาม เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานของงานไม้โครงสร้างที่รวมงานตกแต่งเข้าไว้ด้วยกัน

ไม้องค์ประกอบ (Composite Wood)

หมายถึง ไม้ที่เป็นส่วนประกอบของคานไม้ประกอบอัดกาว

ระยะโก่ง (Deflection)

หมายถึง การแอ่นของคานจุดใดๆ หมายถึงระยะในแนวตั้งที่จุดนั้นบนเส้นโค้งอีลาสติกที่เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมก่อนจะรับน้ำหนักนั้น

ความแข็งแรงแรง (Stiffness)

หมายถึง ความแข็งแรงแรง เป็นความสามารถในการต้านทานการเสียรูปการรับแรงอัด

ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น หรือ โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity หรือ MOE)

หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความเครียด (Stress) กับความเครียด (Strain) ของวัสดุวัดค่าในหน่วย พาสคาล (Pa) หรือนิวตันต่อตารางเมตร (N/m^2) แสดงถึงความยืดหยุ่นของวัสดุว่าสามารถรับแรงดึงหรือแรงอัดได้มากน้อยเพียงใด ค่า MOE ที่สูงแสดงว่าวัสดุทนทานต่อการเสียรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค่าโมดูลัสแตกกร้าว หรือ โมดูลัสความต้านทานการแตกกร้าว (Modulus of Rupture หรือ MOR)


หมายถึง ความเค้นสูงสุดที่วัสดุสามารถรับได้ก่อนที่จะเกิดการแตกกร้าว วัดค่าในหน่วย พาสคาล (Pa) หรือ นิวตันต่อตารางเมตร (N/m²) แสดงถึงความแข็งแรงของวัสดุ ว่าสามารถรับแรงดัดหรือแรงบิดได้มากน้อยเพียงใด ค่า MOR ที่สูง แสดงว่าวัสดุทนทานต่อการแตกกร้าว

2.2 แนวคิดการใช้วัสดุไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร

2.2.1 ประเภทของไม้ประกอบอัดกาวในการก่อสร้างในปัจจุบัน

โครงสร้างไม้ที่ใช้ไม้จริงมีความสำคัญในงานก่อสร้าง เพราะวัสดุไม้เป็นวัสดุที่สามารถทดแทนวัสดุประเภทคอนกรีตที่สร้างฝุ่นและมลพิษแก่โลก วัสดุไม้จึงเป็นวัสดุที่จำเป็นต่อการก่อสร้างงานอาคารในอนาคต โดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งที่นิยมใช้เป็นโครงสร้างอาคารเป็นหลัก แต่ปัจจุบันไม้เนื้อแข็งมีการเติบโตที่ช้าไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้งาน จึงเกิดการนำไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนโตไวมาใช้ในการอุตสาหกรรมก่อสร้างมากขึ้น โครงสร้างไม้ประเภทประกอบอัดกาวหรือประกอบจึงนำมาใช้ในงานโครงสร้างอาคารได้เหมือนโครงสร้างไม้จริง โดยหลักการของไม้ประกอบอัดกาว เป็นการนำไม้มาประกอบเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างเชื่อมติดด้วยกาวหรืออุปกรณ์ยึดไม้ (Fastener) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ทำให้สามารถออกแบบรูปร่างรูปทรงและขนาดได้อย่างอิสระ สามารถพาดช่วงได้กว้างขึ้นจากในอดีต อีกทั้งประหยัดวัสดุและมีราคาถูกกว่าโครงสร้างไม้จริง (Solid Wood) โครงสร้างไม้องค์ประกอบ เริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2443 ชาวเยอรมัน Otto Hetzer ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ “กรรมวิธีผลิตแผ่นไม้แปรรูปหลายชั้นประกบกันด้วยกาวนม” (Casein Glue) ซึ่งได้แพร่หลายไปในประเทศข้างเคียงอย่างรวดเร็ว หนึ่งในประเทศที่ใช้กรรมวิธีนี้ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีพ.ศ.2456 ได้มีการใช้เทคนิคการก่อสร้างนี้กับหอคอยในมหาวิทยาลัยซูริก (Horayangkura, 2555) นอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นที่ใช้โครงสร้างนี้ ซึ่งบางแห่งก็ยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน ต่อมาเทคโนโลยีนี้ได้มีการแพร่ขยายสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 20 เทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ประเทศแคนาดากลายเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมไม้ประกอบอัดกาวที่ใหญ่ที่สุด มีโรงงานผลิตไม้ประมาณประมาณ 40 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไม้โตเร็วหรือไม้เนื้ออ่อนเป็นหลัก เช่น ไม้เฟอร์ดักลาส (Douglas-fir) ไม้สปรูซ (Spruce) และไม้สน (Pine) นอกจากนั้นยังมีการใช้ไม้ใบกว้าง เช่น ไม้โอ๊คขาว (White-oak) ไม้แดงแคลิฟอร์เนีย (California redwood) บ้างเล็กน้อย ต่อมาได้แพร่ขยายไปทั่วโลก ทั้งในสหภาพอัฟริกาใต้ ฟินแลนด์ อินเดีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ เบลเยียม ฮอลแลนด์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น โดยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีจนเกิดเป็นวัสดุไม้ที่หลากหลายต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (Forest Industry Organization, 2560) ได้แก่


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.1 ภาพรวมประเภทไม้แปรรูปที่เป็นไม้ประกอบอัดกาวในปัจจุบัน
(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

1) ไม้ประกอบอัดกาว (Glued Laminated Timber/Glulam)

ไม้ประกอบอัดกาว คือ การนำไม้แปรรูปหลายแผ่น หนาประมาณ 1-2 นิ้ว มาประกบติดกันด้วยกาว โดยที่แผ่นไม้จะต้องวางซ้อนให้เส้นไม้เรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้สามารถออกแบบรูปร่างและขนาดได้ไม่จำกัด โดยความแข็งแรงของไม้ประกอบอัดกาวขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและคุณภาพของกาวที่ใช้ประสาน ดังนั้นกาวที่ใช้จะต้องทนน้ำ ทนความร้อน และมีแรงยึดเหนี่ยวสูง โครงสร้างขนาดใหญ่ของไม้ประกอบอัดกาวทำให้มีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักได้ดี ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า และมีความทนทานต่อเพลิงไหม้ เนื่องจากมีความต้านทานต่อความร้อนสูงทำให้การเผาไหม้เกิดช้าลง โครงสร้างไม้ประกอบอัดกาวนิยมใช้เป็นคาน จันทัน โครงแข็งเกร็ง (Portal Frame) และสามารถออกแบบให้มีรูปร่างโค้ง (Curve Laminated Wood หรือ Arch Rib) ได้โดยไม้แผ่นที่มอดติดกันนั้นจะต้องบางน้อยกว่า 1 นิ้ว หรืออาจใช้ไม้แผ่นที่บางถึง 1/8 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการตัดโค้งจากคุณสมบัติที่กล่าวมา ทำให้ไม้ประกอบอัดกาวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงสร้างได้ เกือบทุกชนิด (เจริญวัฒน์ ภูวนันท์, 2542)



Glued Laminated Timber (Glulam)




รูปที่ 2.2 ไม้ประกอบอัดกาว (Glulam)

(ที่มา : Stora Enso, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2) แผ่นไม้อัดบางประกอบอัดกาว (Laminated Veneer Lumber/LVL)

แผ่นไม้บางประกอบอัดกาวได้ถูกคิดค้นขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพ.ศ. 2534 ประกอบไปด้วยแผ่นไม้อัดบางซ้อนกันโดยที่แต่ละแผ่นวางเสี้ยนไม้ให้เรียงตัวไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจนสามารถใช้ทดแทนแผ่นคอนกรีตได้โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ทดแทนความต้องการไม้ซุงขนาดใหญ่และเพิ่มความเป็นไปได้ทางเชิงเศรษฐกิจในการใช้ไม้จากป่าปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยนิยมใช้ทำโครงสร้างเช่น คาน ตง และจันทัน (Vlosky, Smith, Blankenhorn, & Haas, 1994)




รูปที่ 2.3 ไม้อัดบางประกอบอัดกาว (Laminated Veneer Lumber/LVL)

(ที่มา : Stora Enso, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3) ไม้ลามิเนตแนวขวาง (Cross-Laminated Timber/CLT)

ไม้ลามิเนตแนวขวาง (Cross-Laminated Timber) เป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่นำไปสู่รูปแบบการใช้ไม้เป็นโครงสร้างสำหรับอาคารสูง (Wood Skyscraper) เนื่องจากเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ และสามารถคาดการณ์พฤติกรรมของโครงสร้างได้เนื่องจากการเอาไม้ชิ้นเล็กมาซ้อนกันหลายชั้น ในทิศทางสลับเสี้ยนไม้ในแต่ละชั้นและใช้กาวเป็นตัวประสาน เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับไม้ชิ้นเล็ก ทำให้สามารถออกแบบรูปร่างรูปทรงและขนาดได้ตามความต้องการ ทั้งยังเป็นฉนวนป้องกันเสียงและสามารถต้านทานไฟได้ดี (Vlosky, Smith, Blankenhorn, & Haas, 1994)



รูปที่ 2.4 ไม้ครอสลามิเนต (Cross-Laminated Timber/CLT)

(ที่มา : Stora Enso, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4) ไม้แอลเอสแอล (Laminated strand Lumber/LSL)

ไม้แอลเอสแอล เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไม้แปรรูปที่มีโครงสร้าง ซึ่งทำจากแผ่นไม้อัดไม้แห้งและคัดเกรด เส้นใยหรือสะเก็ดที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ และเชื่อมติดกันด้วยกาวทนความชื้นเป็นบล็อกขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบิลเล็ต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่มนี้ (Vlosky, Smith, Blankenhorn, & Haas, 1994)



รูปที่ 2.5 ไม้แอลเอสแอล (Laminated strand Lumber/LSL)
(ที่มา : naturallywood, 2567)

5) ไม้พีเอสแอล (Parallel strand Lumber/PSL)

ไม้พีเอสแอล เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม้แปรรูปที่มีโครงสร้าง ซึ่ง ทำจากแผ่นไม้อัดไม้แห้งและเกรดแล้ว เส้นใย หรือสะเก็ดที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ และเชื่อมติดกันด้วยกาวทนความชื้นเป็นบล็อกขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบิลเล็ตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไม้แอลเอสแอล (LSL) และไม้แอลวีแอล (LVL) ในกรณีของไม้พีเอสแอล เส้นยาว (ยาวกว่าที่ใช้ใน LSL) จะถูกวางขนานกันตามยาว (Vlosky, Smith, Blankenhorn, & Haas, 1994)



รูปที่ 2.6 ไม้พีเอสแอล (Parallel strand Lumber/PSL)

(ที่มา: naturallywood, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6) ไม้เอ็นแอลที (Nail Laminated Timber/NLT)

ไม้เอ็นแอลที ทำจากไม้แปรรูปวางซ้อนกันที่ขอบและยึดด้วยตะปูหรือสกรูบางครั้งเพื่อสร้างองค์ประกอบโครงสร้างที่มั่นคง (Vlosky, Smith, Blankenhorn, & Haas, 1994)




รูปที่ 2.7 ไม้เอ็นแอลที (Nail Laminated Timber/NLT)

(ที่มา: IMEG Newsletter, 2567)

7) ไม้ดีแอลที (Dowel Laminated Timber/DLT)

ไม้ดีแอลที มีอยู่ทั่วไปในยุโรป และกำลังได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากใช้งานง่ายกับเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) เช่น เครื่องกลึง และโรงสี และส่วนประกอบของไม้ทั้งหมดไม้ดีแอลที ข้อแตกต่างจากไม้เอ็นแอลที (NLT) คือแทนที่จะใช้ตะปูหรือสกรู ไม้ดีแอลทีจะใช้เดือยไม้เพื่อเชื่อมการ (Vlosky, Smith, Blankenhorn, & Haas, 1994)



รูปที่ 2.8 ไม้ดีแอลที (Dowel Laminated Timber/DLT)

(ที่มา: IMEG Newsletter, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8) ไม้เอ็มพีพี (Mass Plywood Panel/MPP)

ไม้เอ็มพีพี เป็นแผงไม้คอมโพสิตที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ ได้รับการออกแบบเป็นทางเลือกแทนไม้ลามิเนตแนวขวาง (CLT) ผลิตภัณฑ์ CLT ถูกนำมาใช้ในยุโรปมานานหลายทศวรรษ เพื่อทดแทนการก่อสร้างคอนกรีต และเพิ่งถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างหลายชั้นในสหรัฐอเมริกา ไม้เอ็มพีพี เป็นแผงไม้อัดขนาดใหญ่ที่มีขนาดกว้างถึง 12 ฟุตและยาวถึง 48 ฟุต มีความหนาตั้งแต่ความหนาสูงสุด 24 นิ้ว แผงอาจปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการเฉพาะได้ ความหนาอาจเพิ่มขึ้นทีละ 1 นิ้วเพื่อให้มีความแข็งแรงและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า (Vlosky, Smith, Blankenhorn, & Haas, 1994)



รูปที่ 2. 9 ไม้เอ็มพีพี (Mass Plywood Panel/MPP)

(ที่มา: IMEG Newsletter, 2567)











2.2.2 แนวคิดการใช้วัสดุไม้ประกอบอัดกาวในการโครงสร้างอาคารแบบต่างๆ

ไม้ประกอบอัดกาวในรูปแบบต่างๆ โดยมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะความพิเศษที่ใช้ตามโครงสร้างที่ถูกออกแบบไว้ โดยมีการกำหนดลักษณะในการออกแบบที่มีช่วงพาด ความกว้าง ความสูงของหน้าตัดตามรูปแบบของโครงสร้าง โดยมีการสรุปดังนี้

- 1) Parallel Beams
- 2) Double Glued Beams
- 3) Pre-Cambered Beams
- 4) Pent Roof Beam
- 5) Sloped Beams with Straight Bottom Chord
- 6) Sloped Beams with Arched Bottom Chord
- 7) Curved Beams
- 8) Fish Beam
- 9) Trusses
- 10) Free Shapes

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2. 1 ตารางสรุปโครงสร้างไม้ประกอบอัดกาวรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน

| Glulam – special components | | Spans (m) | Width (mm.) | Height (mm.) |
|--|--|-----------|-------------|---|
| 1) Parallel Beams |  | 6-32.5 | 100-260 | Max. 2,000 |
| 2) Double Glued Beams |  | 6-32.5 | 280-480 | Max. 2,000 |
| 3) Pre-Cambered Beams |  | 6-32.5 | 100-260 | 1,000-1,840 L/300 |
| 4) Pent Roof Beam |  | 6-32.5 | 100-260 | H ₂ Max. 2,000 |
| 5) Sloped Beams with Straight Bottom Chord |  | 6-32.5 | 100-260 | H ₂ Max. 2,000 |
| 6) Sloped Beams with Arched Bottom Chord |  | 6-32.5 | 100-260 | H ₂ Max. 4,500 R ≥ 8 m D = 4,000 |
| 7) Curved Beams |  | 6-32.5 | 100-260 | H ₂ Max. 4,500 R ≥ 8 m D = 4,000 |
| 8) Fish Beam |  | 6-32.5 | 100-260 | H ₂ Max. 2,000 |
| 9) Trusses |  | 15-50 | 100-260 | 1,000-1,840 L/300 |
| 10) Free Shapes |  | 6-32.5 | 100-260 | R ≥ 8 m D = 400 |

(ที่มา : <https://www.cltcrosslaminatedtimber.com>, 2567)

จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด การใช้วัสดุไม้ประกอบอัดกาวในการก่อสร้างปัจจุบันทำให้ทราบว่าเทคนิคและการใช้ไม้ประกอบอัดกาว อาทิ โครงสร้างไม้ประกอบอัดกาว แผ่นไม้อัดบางประกอบอัดกาว ไม้ลามิเนตแนวขวาง ซึ่งจะนำมาศึกษาเพื่อพัฒนามาใช้ระบบคานสำหรับโครงสร้างของอาคาร


1) ประเภทของคานไม้ประกอบอัดกาว

การแบ่งประเภทของคานไม้ประกอบอัดกาวสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ประเภทการแบ่งตามลักษณะการใช้วัสดุของคานไม้ประกอบอัดกาว และ การแบ่งตาม Strength classes for glulam โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1) ประเภทการแบ่งตามลักษณะการใช้วัสดุของคานไม้ประกอบอัดกาว

1.1.1) Homogeneous Glulam

คือ คานไม้ประกอบอัดกาวที่ใช้ไม้องค์ประกอบเกรดเหมือนกันในการประกอบเป็นคานไม้ประกอบอัดกาวโดยสัดส่วนไม้องค์ประกอบทุกชั้นต้องมีขนาดเฉลี่ยเท่ากัน



รูปที่ 2.10 Homogeneous Glulam
(ที่มา : www.swedishwood.com, 2567)

1.1.2) Combined Glulam

คือ คานไม้ประกอบอัดที่ใช้ไม้องค์ประกอบเกรด ไม่เหมือนกันกันในการประกอบเป็นคานประกอบโดยวางสัดส่วน โดยวางให้ไม้องค์ประกอบส่วนที่แข็งแรงกว่าอยู่ขอบนอกคาน ดังรูป



รูปที่ 2.11 Combined Glulam
(ที่มา : www.swedishwood.com, 2567)

1.2) ประเภทการแบ่งตาม Strength classes for glulam

โดยอ้างอิงจาก The Swedish Forest Industries Federation, 2024. ที่ใช้มาตรฐานของ EN ในการกำหนดประเภทของคานไม้ประกอบอัดกาว โดยกำหนดชื่อ ตามความแข็งแรงต่อการแอ่น ของคานไม้ประกอบอัดกาวท่อนั้นๆ ตัวอย่างเช่น GL20h หมายถึง คานไม้ประกอบอัดกาว ที่มี ความแข็งแรงต่อการแอ่น อยู่ที่ 20 และ h มาจาก Homogeneous Glulam เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.2 คลาสความแข็งแรงของคานไม้ประกอบอัดกาว

| Strength Class | Bending Strength | Tensile Strength Parallel to the grain | Tensile Strength Perpendicular to the grain | Compression Strength Parallel to the grain | Compression Strength | Shear Strength | Modules of Elasticity | | | Shear Modulus | Characteristic Density Kg/m ³ |
|----------------|------------------|--|---|--|----------------------|----------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Mean Parallel to the grain | Fifth Percentile Parallel to the grain | Mean Perpendicular to the grain | | |
| GL20h | 20 | 16 | 0.5 | 20 | 2.5 | 3.5 | 8400 | 700 | 300 | 650 | 370 |
| GL24h | 24 | 19.2 | | 24 | | | 11500 | 9600 | | | 420 |
| GL28h | 28 | 22.3 | | 28 | | | 12600 | 10500 | | | 460 |
| GL30h | 30 | 24 | | 30 | | | 13600 | 11300 | | | 480 |
| GL32h | 32 | 25.5 | | 32 | | | 14200 | 11800 | | | 490 |

(ที่มา : <https://www.swedishwood.com,2567>)

โดยมีค่ามาตรฐานจากโรงงานที่อ้างอิงมาตรฐาน EN ในการกำหนดคุณสมบัติเชิงกลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเป็น Technical Data ให้เป็นมาตรฐานในการเลือกใช้งานให้มีความเหมาะสมตามการใช้งานต่างๆในโครงสร้างอาคาร

ตารางที่ 2.3 ข้อมูลทางเทคนิคของคานไม้ประกอบอัดกาว

| | GL 24 | GL 28 | GL 30 | GL 32 |
|---------------------------------|---|-------|-------|-------|
| Assembly | Combined (c) / homogeneous (h) | | | |
| Wood Species | Spruce | | | |
| Manufacture | In accordance with EN 14080 | | | |
| Moisture content | 9 -14 % | | | |
| Mechanical grading | In accordance with EN 14081-3 | | | |
| Lamella thickness | 40 mm. | | | |
| Gluing | Modified melamine resin, light, non-darkening joints | | | |
| Surface quality | planed on 4 sides, chamfered edges, visible quality, industrial quality | | | |
| Packaging | in packets, can be individually wrapped on request | | | |
| External monitoring | Holzforschung Austria | | | |
| Calculatory combustion behavior | 0.7 mm./min | | | |
| Fire Behavior | D-s2, d0 | | | |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.3 (ต่อ)

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimension tolerance | width \pm 2 mm. height \pm 2 mm. length \pm 0.1% |
| Change in shape | Axially: 0.01-0.02% per % change in moisture content Radially: 0.19 % per % change in moisture content Tangentially: 0.34% per % change in moisture content |
| Heat conductivity | 0,13 W/mk |
| Water vapor resistance coefficient | $\mu = 40$ |

(ที่มา: <https://www.swedishwood.com>, 2567)

ตารางที่ 2.4 ค่าเฉพาะของคานไม้ประกอบอัดกาวตามมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013

| Component | Combined glulam | | | | Homogeneous glulam | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| | GL24c | GL28c | GL30c | GL32c | GL24h | GL28h | GL30h | GL32h |
| Strength Values(N/mm. ²) | | | | | | | | |
| Deflection | 24 | 28 | 30 | 32 | 24 | 28 | 30 | 32 |
| Tension: parallel | 17 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,2 | 22,3 | 24 | 25,6 |
| Tension: at right angles | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Pressure: Parallel | 21,5 | 24 | 24,5 | 24,5 | 24 | 28 | 30 | 32 |
| Strength Values(N/mm. ²) | | | | | | | | |
| MOE: parallel | 11,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 11,500 | 12,600 | 13,600 | 14,200 |
| MOE: at right angles | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Shear modulus: | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

(ที่มา : <https://www.swedishwood.com>, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2) การจัดเรียงไม้องค์ประกอบของคานไม้ประกอบอัดกาว

การจัดเรียงไม้องค์ประกอบของคานไม้ประกอบอัดกาว เป็นแนวทางการจัดเรียงไม้ องค์ประกอบสำหรับคานไม้ประกอบอัดกาวในคานแบบง่ายเท่านั้น ในงานวิจัยนี้จากการศึกษาพบว่าการจัดเรียงไม้องค์ประกอบของคานไม้ประกอบอัดกาว สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การจัดเรียงคานไม้ประกอบอัดกาวแบบตามแนวแกน และการจัดเรียงคานไม้ประกอบอัดกาวตามการวางของไม้ องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1) การจัดเรียงคานไม้ประกอบอัดกาวแบบตามแนวแกน

2.1.1) Horizontal Glulam คือ คานไม้ประกอบอัดกาวที่วางไม้องค์ประกอบซ้อนทับกันในแนวแกนตั้ง ขนานกับความสูงหน้าตัด และตั้งฉากกับแกนนอน หรือความกว้างของหน้าตัด

2.2.2) Vertical Glulam คือ คานไม้ประกอบอัดกาวที่วางไม้องค์ประกอบซ้อนทับกันในแนวแกนตั้ง แกนนอน หรือความกว้างของหน้าตัด และตั้งฉากกับความสูงหน้าตัด



รูปที่ 2. 12 การจัดเรียงคานไม้ประกอบอัดกาวแบบตามแนวแกน


(ที่มา : Levi Huffman, 2567)

2.2) การจัดเรียงคานไม้ประกอบอัดกาวตามการวางของไม้องค์ประกอบ

2.2.1) Single-Ply Lay out คือ การวางไม้องค์ประกอบซ้อนทับแบบแถวเดียวในคานไม้ประกอบอัดกาว

2.2.2) Stagger Layup คือ การวางไม้องค์ประกอบซ้อนทับแบบสลับในคานไม้ประกอบอัดกาว โดยเว้นช่องว่างเล็กน้อยระหว่างชั้น

2.2.3) Stagger Layup (Edge Glued) คือ การวางไม้องค์ประกอบซ้อนทับแบบสลับในคานไม้ประกอบอัดกาวโดยติดกาวชิดสนิท



รูปที่ 2.13 การจัดเรียงคานไม้ประกอบอัดกาวตามการวางของไม้องค์ประกอบ
(ที่มา : Levi Huffman, 2567)

3) ขนาดหน้าตัดของคานไม้ประกอบอัดกาว

ขนาดหน้าตัดของคานไม้ประกอบอัดกาวโดยอ้างอิงจาก Buckland Timber Ltd ที่ใช้มาตรฐานของ EN โดยมีการศึกษาระยะพาดช่วง (Span) และ ระยะกึ่งกลางคานถึงกึ่งกลางคานมาใช้หา ขนาดหน้าตัดของคานไม้ประกอบอัดกาว โดย แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งานและ Load ที่ต้องรับแรง คือ คานพื้น และ คานหลังคา

ตารางที่ 2.5 สรุปขนาดหน้าตัดของคานไม้ประกอบอัดกาว

| Estimated Section Size for Gl24h in mm. | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ระยะพาดช่วง (m) | ตัวอย่างสำหรับ คานพื้น | | | | | | ตัวอย่าง สำหรับ คานหลังคา | | | | | |
| | ระยะกึ่งกลางถึงกึ่งกลางของคาน | | | | | | ระยะกึ่งกลางถึงกึ่งกลางของคาน | | | | | |
| | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 3.5 | 140 x 200 | 140 x 240 | 140 x 240 | 140 x 240 | 140 x 280 | 140 x 280 | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 240 | 140 x 240 |
| 4 | 140 x 240 | 140 x 240 | 140 x 280 | 140 x 280 | 140 x 320 | 140 x 320 | 140 x 240 | 140 x 240 | 140 x 240 | 140 x 240 | 140 x 280 | 140 x 280 |
| 4.5 | 140 x 280 | 140 x 280 | 140 x 320 | 140 x 320 | 180 x 320 | 180 x 320 | 140 x 240 | 140 x 240 | 140 x 280 | 140 x 280 | 140 x 280 | 140 x 280 |
| 5 | 140 x 320 | 140 x 320 | 140 x 320 | 140 x 360 | 140 x 360 | 140 x 360 | 140 x 240 | 140 x 280 | 140 x 280 | 140 x 320 | 140 x 320 | 140 x 320 |
| 5.5 | 140 x 360 | 140 x 360 | 180 x 320 | 180 x 360 | 180 x 400 | 180 x 280 | 140 x 280 | 140 x 320 | 140 x 320 | 140 x 320 | 140 x 360 | 140 x 360 |
| 6 | 140 x 360 | 140 x 360 | 180 x 360 | 180 x 400 | 180 x 400 | 180 x 400 | 140 x 320 | 140 x 320 | 140 x 360 | 140 x 360 | 140 x 400 | 140 x 400 |
| 6.5 | 180 x 360 | 180 x 360 | 180 x 400 | 180 x 400 | 180 x 440 | 180 x 440 | 140 x 320 | 140 x 360 | 140 x 360 | 140 x 400 | 140 x 440 | 140 x 440 |
| 7 | 180 x 360 | 180 x 400 | 180 x 440 | 180 x 440 | 180 x 480 | 180 x 480 | 140 x 360 | 140 x 360 | 140 x 400 | 140 x 440 | 140 x 480 | 140 x 480 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารงานวิจัยที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เผยแพร่หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.5 (ต่อ)

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7.5 | 180 x 400 | 180 x 440 | 180 x 440 | 180 x 480 | 180 x 520 | 180 x 520 | 140 x 360 | 140 x 400 | 140 x 440 | 140 x 440 | 140 x 480 | 140 x 480 |
| 8 | 180 x 440 | 180 x 440 | 180 x 480 | 180 x 520 | 180 x 560 | 180 x 560 | 140 x 400 | 140 x 440 | 140 x 440 | 140 x 480 | 140 x 480 | 140 x 480 |
| 8.5 | 180 x 440 | 180 x 480 | 180 x 520 | 180 x 560 | 180 x 600 | 180 x 600 | 140 x 440 | 140 x 440 | 180 x 440 | 180 x 480 | 180 x 520 | 180 x 520 |
| 9 | 180 x 480 | 180 x 520 | 180 x 560 | 180 x 560 | 180 x 600 | 180 x 600 | 140 x 440 | 140 x 480 | 180 x 480 | 180 x 480 | 180 x 520 | 180 x 520 |
| 9.5 | 180 x 520 | 180 x 520 | 180 x 560 | 180 x 600 | 240 x 600 | 240 x 600 | 180 x 440 | 180 x 480 | 180 x 520 | 180 x 520 | 180 x 560 | 180 x 560 |
| 10 | 180 x 520 | 180 x 560 | 240 x 560 | 240 x 560 | 240 x 640 | 240 x 640 | 180 x 440 | 180 x 480 | 180 x 520 | 180 x 560 | 180 x 600 | 180 x 600 |
| 10.5 | 240 x 520 | 240 x 560 | 240 x 560 | 240 x 600 | 240 x 640 | 240 x 640 | 180 x 480 | 180 x 520 | 180 x 560 | 180 x 560 | 180 x 640 | 180 x 640 |
| 11 | 240 x 520 | 240 x 560 | 240 x 600 | 240 x 640 | 240 x 680 | 240 x 680 | 180 x 520 | 180 x 560 | 180 x 600 | 180 x 600 | 180 x 640 | 180 x 640 |
| 11.5 | 240 x 560 | 240 x 600 | 240 x 640 | 240 x 640 | 240 x 720 | 240 x 720 | 180 x 520 | 180 x 560 | 180 x 600 | 180 x 640 | 180 x 680 | 180 x 680 |
| 12 | 240 x 560 | 240 x 600 | 240 x 600 | 240 x 680 | 240 x 760 | 240 x 760 | 180 x 560 | 180 x 600 | 180 x 640 | 180 x 680 | 180 x 720 | 180 x 720 |
| 12.5 | 240 x 600 | 240 x 640 | 240 x 680 | 240 x 720 | 240 x 760 | 240 x 760 | 180 x 560 | 180 x 600 | 180 x 640 | 180 x 680 | 180 x 720 | 180 x 720 |
| 13 | 240 x 600 | 240 x 680 | 240 x 680 | 240 x 720 | 240 x 800 | 240 x 800 | 180 x 600 | 180 x 640 | 180 x 680 | 180 x 720 | 180 x 760 | 180 x 760 |

(ที่มา : <https://www.swedishwood.com> ,2567)

4) ระยะพาดช่วงของคานไม้ประกอบอัดกาว

ระยะพาดช่วงของคานไม้ประกอบอัดกาวโดยอ้างอิงจาก Buckland Timber Ltd. ที่ใช้มาตรฐานของ EN โดยมีการศึกษา ช่วงกว้างของแรงที่กระทำต่อคาน (Load Width) ในคานอย่างง่าย และ ขนาดหน้าตัดของคานไม้ประกอบอัดกาว มาใช้เทียบหา ระยะพาดช่วง

ตารางที่ 2.6 ตารางระยะพาดช่วงของคานไม้ประกอบอัดกาว

| TABLE SHOWING SPAN IN M FOR VARYING SIZES AND LOADS - Glued Laminated Timber – GL24h | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Section | พิน | | | | | | หลังคา | | | | | |
| ขนาด (mm.) | Load Width of Beam Centres (m) | | | | | | Load Width of Beam Centres (m) | | | | | |
| | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 100 x 160 | 2.58 | 2.40 | 2.25 | 2.14 | 2.04 | 1.97 | 3.01 | 2.79 | 2.63 | 2.49 | 2.39 | 2.30 |
| 100 x 200 | 3.22 | 3.00 | 2.81 | 2.67 | 2.56 | 2.46 | 3.76 | 3.49 | 3.29 | 3.12 | 2.99 | 2.87 |
| 100 x 240 | 3.86 | 3.60 | 3.37 | 3.21 | 3.07 | 2.95 | 4.51 | 4.19 | 3.95 | 3.75 | 3.58 | 3.44 |
| 100 x 280 | 4.51 | 4.20 | 3.93 | 3.74 | 3.58 | 3.44 | 5.26 | 4.89 | 4.60 | 4.37 | 4.18 | 4.02 |
| 100 x 320 | 5.15 | 4.80 | 4.49 | 4.27 | 4.09 | 3.93 | 6.01 | 5.59 | 5.25 | 4.98 | 4.78 | 2.60 |
| 120 x 200 | 3.42 | 3.18 | 2.99 | 2.84 | 2.72 | 2.61 | 4.00 | 3.71 | 3.49 | 3.30 | 3.17 | 3.05 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.6 (ต่อ)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 120 x 240 | 4.11 | 3.81 | 3.59 | 3.40 | 3.26 | 3.14 | 4.80 | 4.45 | 4.19 | 3.96 | 3.81 | 3.66 |
| 120 x 280 | 4.80 | 4.44 | 4.19 | 3.95 | 3.80 | 3.66 | 5.60 | 4.19 | 4.89 | 4.62 | 4.44 | 4.27 |
| 120 x 320 | 5.48 | 5.07 | 4.79 | 4.52 | 4.35 | 4.18 | 6.40 | 5.93 | 5.59 | 5.28 | 5.08 | 4.88 |
| 120 x 360 | 6.17 | 5.70 | 5.39 | 5.08 | 4.89 | 4.71 | 7.20 | 6.67 | 6.29 | 5.94 | 5.72 | 5.49 |
| 140 x 200 | 3.60 | 3.35 | 3.15 | 2.99 | 2.86 | 2.75 | 4.21 | 3.91 | 3.68 | 3.49 | 3.34 | 3.21 |
| 140 x 240 | 4.32 | 4.02 | 3.77 | 3.58 | 3.44 | 3.30 | 5.05 | 4.69 | 4.41 | 4.18 | 4.01 | 3.86 |
| 140 x 280 | 5.04 | 4.69 | 4.39 | 4.17 | 3.99 | 3.85 | 5.89 | 5.47 | 5.14 | 4.87 | 4.68 | 4.50 |
| 140 x 320 | 5.76 | 5.36 | 5.03 | 4.78 | 4.57 | 4.40 | 6.73 | 6.25 | 5.88 | 5.57 | 5.35 | 5.14 |
| 140 x 360 | 6.48 | 6.03 | 5.66 | 5.38 | 5.15 | 4.95 | 7.57 | 7.03 | 6.62 | 6.27 | 6.02 | 5.79 |
| 140 x 400 | 7.20 | 6.70 | 6.29 | 5.98 | 5.73 | 5.50 | 8.41 | 7.81 | 7.35 | 6.97 | 6.69 | 6.43 |
| 140 x 440 | 7.92 | 7.37 | 6.92 | 6.57 | 6.30 | 6.05 | 9.25 | 8.59 | 8.10 | 7.68 | 7.36 | 7.08 |
| 160 x 200 | 3.76 | 3.50 | 3.29 | 3.13 | 2.99 | 2.88 | 4.40 | 4.08 | 3.85 | 3.64 | 3.49 | 3.36 |
| 160 x 240 | 4.52 | 4.20 | 3.95 | 3.75 | 3.59 | 3.45 | 5.28 | 4.90 | 4.62 | 4.38 | 4.19 | 4.03 |
| 160 x 280 | 5.28 | 4.90 | 4.61 | 4.37 | 4.18 | 4.02 | 6.16 | 5.72 | 5.39 | 5.11 | 4.88 | 4.69 |
| 160 x 320 | 6.04 | 5.60 | 5.26 | 4.97 | 4.78 | 4.60 | 7.04 | 6.54 | 6.16 | 5.84 | 5.58 | 5.37 |
| 160 x 360 | 6.80 | 6.30 | 5.92 | 5.59 | 5.38 | 5.17 | 7.92 | 7.36 | 6.93 | 6.57 | 6.28 | 6.04 |
| 160 x 400 | 7.56 | 7.00 | 6.58 | 6.21 | 5.98 | 5.75 | 8.80 | 8.18 | 7.70 | 7.31 | 6.98 | 6.71 |
| 160 x 440 | 8.32 | 7.70 | 7.25 | 6.84 | 6.59 | 6.32 | 9.68 | 9.00 | 8.47 | 8.04 | 7.67 | 7.39 |
| 160 x 480 | 9.08 | 8.40 | 7.90 | 7.45 | 7.17 | 6.89 | 10.56 | 9.81 | 9.24 | 8.76 | 8.37 | 8.05 |
| 180 x 240 | 4.70 | 4.37 | 4.11 | 3.90 | 3.73 | 3.59 | 5.50 | 5.10 | 4.80 | 4.54 | 4.36 | 4.19 |
| 180 x 280 | 5.48 | 5.09 | 4.80 | 4.55 | 4.35 | 4.19 | 6.40 | 5.95 | 5.60 | 5.31 | 5.09 | 4.89 |
| 180 x 320 | 6.26 | 5.81 | 5.48 | 5.19 | 4.98 | 4.79 | 7.32 | 6.80 | 6.40 | 6.07 | 5.82 | 5.59 |
| 180 x 360 | 7.06 | 6.53 | 6.17 | 5.82 | 5.60 | 5.39 | 8.24 | 7.65 | 7.20 | 6.82 | 6.54 | 6.28 |
| 180 x 400 | 7.84 | 7.25 | 6.85 | 6.46 | 6.22 | 5.99 | 9.15 | 8.50 | 8.00 | 7.59 | 7.27 | 6.99 |
| 180 x 440 | 8.62 | 7.97 | 7.54 | 7.15 | 6.85 | 6.59 | 10.08 | 9.35 | 8.80 | 8.33 | 8.00 | 7.67 |
| 180 x 480 | 9.40 | 8.69 | 8.23 | 7.77 | 7.47 | 7.17 | 10.97 | 10.20 | 9.60 | 9.11 | 8.73 | 8.39 |
| 180 x 520 | 10.18 | 9.50 | 8.91 | 8.49 | 8.10 | 7.78 | 11.88 | 11.05 | 10.40 | 9.88 | 9.45 | 9.09 |


(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

โดยระยะพาดช่วงสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งานของคานานั้นๆในโครงสร้าง
ต่างๆ อ้างอิง Buckland Timber Ltd. ที่ใช้มาตรฐานของ EN ได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1) Floor Loads Only

(1) Floor Joists Supporting Floor Loads Only 1



รูปที่ 2.14 Floor Joists Supporting Floor Loads Only 1
(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)


ตารางที่ 2.7 Single Span floor joists Glulam quality GL28c

| Spacing | Floor type 1 (40 kg/m ²) | | | | Floor type 2 (95 kg/m ²) | | | |
|-----------------|--|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| | s300 | s450 | s600 | s900 | s300 | s450 | s600 | s900 |
| Member size BxD | Maximum allowed span -single spans (mm.) | | | | | | | |
| 35x120 | 2400 | 2150 | 1950 | 1700 | 2250 | 2000 | 1800 | 1500 |
| 35x140 | 2700 | 2550 | 2300 | 2000 | 2650 | 2300 | 2100 | 1750 |
| 35x190 | 3500 | 3450 | 3100 | 2700 | 3500 | 3100 | 2850 | 2400 |
| 45x140 | 2900 | 2750 | 2500 | 2220 | 2900 | 2500 | 2300 | 2000 |
| 45x190 | 3700 | 3750 | 3400 | 2950 | 3700 | 3400 | 3100 | 2700 |
| 45x240 | 4550 | 4700 | 4250 | 3700 | 4550 | 4300 | 3900 | 3400 |
| 45x290 | 5300 | 5600 | 5150 | 4500 | 5350 | 5150 | 4700 | 4100 |
| 70x90 | 2200 | 2050 | 1850 | 1600 | 2150 | 1900 | 1700 | 1500 |
| 70x140 | 3150 | 3200 | 2900 | 2550 | 3150 | 2900 | 2650 | 2300 |
| 70x190 | 4100 | 4300 | 3950 | 3400 | 4100 | 3950 | 3600 | 3150 |
| 70x240 | 5000 | 5250 | 4950 | 4300 | 5000 | 4950 | 4500 | 3950 |
| 70x290 | 5900 | 6150 | 5950 | 5200 | 5900 | 5900 | 5450 | 4700 |
| 70x340 | 6750 | 6700 | 6600 | 6000 | 6800 | 6700 | 6200 | 5500 |

(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(2) Floor Joists Supporting Floor Loads Only 2

**Floor types and self weight**

Floor type 1 - 40kg/m²
Timber floor with floor boards.

Floor type 2 - 95kg/m²
Tiled floors or heavier floor.

รูปที่ 2.15 Floor Joists Supporting Floor Loads Only 2

(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

ตารางที่ 2.8 Continuous span floor joists. Glulam quality GL28c.


| Spacing | Floor type 1 (40 kg/m ²) | | | Floor type 2 (95 kg/m ²) | | |
|-----------------|--|------|------|--------------------------------------|------|------|
| | s300 | s450 | s600 | s300 | s450 | s600 |
| Member size BxD | Maximum allowed span -single spans (mm.) | | | | | |
| 35x120 | 2400 | 2500 | 2200 | 2400 | 2300 | 1800 |
| 35x140 | 2750 | 2850 | 2550 | 2750 | 2750 | 2100 |
| 35x190 | 3500 | 3700 | 3400 | 3500 | 3700 | 2850 |
| 45x140 | 2900 | 3050 | 2900 | 2900 | 3000 | 2700 |
| 45x190 | 3700 | 3900 | 3900 | 3700 | 3900 | 3650 |
| 45x240 | 4550 | 4750 | 4900 | 4550 | 4750 | 4500 |
| 45x290 | 5350 | 5600 | 5750 | 5300 | 5600 | 5500 |
| 70x90 | 2200 | 2350 | 2150 | 2200 | 2250 | 2050 |
| 70x140 | 3150 | 3350 | 3350 | 3150 | 3350 | 3100 |
| 70x190 | 4050 | 4300 | 4400 | 4100 | 4300 | 4300 |
| 70x240 | 5000 | 5250 | 5400 | 5000 | 5250 | 5400 |
| 70x290 | 5900 | 6150 | 6350 | 5850 | 6150 | 6200 |
| 70x340 | 6750 | 6700 | 6600 | 6800 | 7050 | 7100 |

(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2) Roof Load Only

(1) Roof Rafters 38° Supporting Roof Load Only



Roof types and self weight

Roof type 1 - 40kg/m²
Sheet roof with ceiling

Roof type 2 - 75kg/m²
Tiled roof with ceiling

รูปที่ 2.16 Roof Rafters 38° Supporting Roof Load Only
(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

ตารางที่ 2.9 Roof Rafters 38° single and continuous span. Glulam quality GL28c.


| Roof load width (mm.) | | 450 | 600 | 900 | 1200 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|
| Member size BxD | Roof mass (kN/m ²) | Maximum Single Span (mm.) | | | | Maximum Continuous Span (mm.) | | | |
| | | 35x120 | 0,40 | 2600 | 2400 | 2050 | 1900 | 3150 | 2900 |
| | 0,75 | 2300 | 2100 | 1800 | 1600 | 2800 | 2550 | 2200 | 1950 |
| 35x140 | 0,40 | 3050 | 2750 | 2400 | 2200 | 3400 | 3100 | 2700 | 2450 |
| | 0,75 | 2700 | 2450 | 2100 | 1900 | 3000 | 2700 | 2350 | 2100 |
| 35x190 | 0,40 | 3800 | 3450 | 3050 | 2750 | 3800 | 3500 | 3050 | 2800 |
| | 0,75 | 3500 | 3200 | 2800 | 2550 | 3350 | 3050 | 2700 | 2450 |
| 45x140 | 0,40 | 3300 | 3000 | 2600 | 2400 | 4200 | 3850 | 3300 | 2950 |
| | 0,75 | 2900 | 2650 | 2300 | 2100 | 3750 | 3400 | 2900 | 2600 |
| 45x190 | 0,40 | 4300 | 4000 | 3550 | 3200 | 4800 | 4400 | 3850 | 3500 |
| | 0,75 | 3900 | 3600 | 3150 | 2850 | 4250 | 3850 | 3400 | 3050 |
| 45x240 | 0,40 | 5100 | 4700 | 4200 | 3800 | 5200 | 4800 | 4200 | 3850 |
| | 0,75 | 4600 | 4300 | 3850 | 3500 | 4600 | 4200 | 3700 | 3350 |
| 45x290 | 0,40 | 5500 | 5000 | 4450 | 4000 | 5550 | 5050 | 4500 | 4100 |
| | 0,75 | 5100 | 4650 | 4100 | 3750 | 4850 | 4450 | 3900 | 3550 |
| 70x140 | 0,40 | 3750 | 3400 | 3050 | 2750 | 4700 | 4400 | 4000 | 3700 |
| | 0,75 | 3300 | 3050 | 2700 | 2450 | 4300 | 4050 | 3600 | 3520 |
| 70x190 | 0,40 | 4750 | 4450 | 4050 | 3750 | 5800 | 5500 | 5000 | 4650 |
| | 0,75 | 4350 | 4000 | 3600 | 3300 | 5350 | 5050 | 4550 | 4250 |
| 70x240 | 0,40 | 5600 | 5250 | 4800 | 4500 | 6900 | 6500 | 5900 | 5500 |
| | 0,75 | 5100 | 4800 | 4350 | 4100 | 7900 | 6000 | 5450 | 5000 |
| 75x290 | 0,40 | 6400 | 6000 | 5500 | 5150 | 7250 | 7500 | 6800 | 6250 |
| | 0,75 | 5900 | 5550 | 5050 | 4700 | 8700 | 6700 | 5950 | 5400 |
| 75x340 | 0,40 | 7200 | 6750 | 6200 | 5800 | 7600 | 8100 | 7200 | 6550 |
| | 0,75 | 6600 | 6200 | 5650 | 5250 | 7600 | 7000 | 6250 | 5700 |

(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(2) Roof Rafters 32,5° Supporting Roof Load Only



Roof types and self weight

Floor type 1 - 40kg/m²
Sheet roof with ceiling

Floor type 2 - 75kg/ m²
Tiled roof with ceiling

รูปที่ 2.17 Roof Rafters 32,5° Supporting Roof Load Only
(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)


ตารางที่ 2.10 Roof Rafters 32,5° single and continuous span. Glulam quality GL28c.

| Roof load width (mm.) | | 450 | 600 | 900 | 1200 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|
| Member size BxD | Roof mass (kN/m ²) | Maximum Single Span (mm.) | | | | Maximum Continuous Span (mm.) | | | |
| | | 35x120 | 0,40 | 2800 | 2550 | 2250 | 2000 | 3400 | 3050 |
| | 0,75 | 2450 | 2250 | 1950 | 1800 | 3000 | 2700 | 2300 | 2050 |
| 35x140 | 0,40 | 3300 | 2950 | 2600 | 2400 | 3600 | 3300 | 2850 | 2550 |
| | 0,75 | 2900 | 2600 | 2300 | 2100 | 3200 | 2900 | 2500 | 2250 |
| 35x190 | 0,40 | 4000 | 3650 | 3200 | 2900 | 4050 | 3700 | 3250 | 2950 |
| | 0,75 | 3700 | 3350 | 2950 | 2700 | 3550 | 3250 | 2850 | 2600 |
| 45x140 | 0,40 | 3550 | 3200 | 2850 | 2600 | 4500 | 4050 | 3500 | 3150 |
| | 0,75 | 3150 | 2850 | 2450 | 2250 | 4000 | 3600 | 3100 | 2800 |
| 45x190 | 0,40 | 4550 | 4250 | 3800 | 3450 | 5100 | 4650 | 4100 | 3700 |
| | 0,75 | 4150 | 3800 | 3350 | 3050 | 4500 | 4150 | 3600 | 3250 |
| 45x240 | 0,40 | 5400 | 5000 | 4450 | 4050 | 5500 | 5100 | 4450 | 4050 |
| | 0,75 | 4900 | 4600 | 4050 | 3700 | 4850 | 4450 | 3900 | 3600 |
| 45x290 | 0,40 | 5850 | 5350 | 4700 | 4300 | 5850 | 5350 | 4750 | 4300 |
| | 0,75 | 5400 | 4900 | 4300 | 3950 | 5150 | 4750 | 4150 | 3800 |
| 70x140 | 0,40 | 4050 | 3750 | 3300 | 3000 | 5000 | 4700 | 4250 | 3950 |
| | 0,75 | 3600 | 3250 | 2900 | 2650 | 4550 | 4250 | 3850 | 3500 |
| 70x190 | 0,40 | 5000 | 4700 | 4300 | 4000 | 6200 | 5850 | 5300 | 4950 |
| | 0,75 | 4600 | 4250 | 3850 | 3500 | 5700 | 5350 | 4850 | 4500 |
| 70x240 | 0,40 | 5950 | 5550 | 5100 | 4750 | 7350 | 6900 | 6300 | 5900 |
| | 0,75 | 5450 | 5100 | 4650 | 4350 | 6750 | 6350 | 5750 | 5300 |
| 75x290 | 0,40 | 6750 | 6350 | 5850 | 5450 | 8350 | 7900 | 7200 | 6500 |
| | 0,75 | 6250 | 5850 | 5300 | 4950 | 7700 | 7150 | 6300 | 5750 |
| 75x340 | 0,40 | 7600 | 7100 | 6550 | 6150 | 9250 | 8500 | 7500 | 6900 |
| | 0,75 | 7000 | 6550 | 5950 | 5600 | 8050 | 7450 | 6650 | 6100 |

(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(3) Roof Rafters 20° Supporting Roof Load Only

**Roof types and self weight**

Floor type 1 - 40kg/m²
Sheet roof with ceiling

Floor type 2 - 75kg/m²
Tiled roof with ceiling

รูปที่ 2.18 Roof Rafters 20° Supporting Roof Load Only

(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)


ตารางที่ 2.11 Roof Rafters 20° single and continuous span. Glulam quality GL28c.

| Roof load width (mm.) | | 450 | 600 | 900 | 1200 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|
| Member size BxD | Roof mass (kN/m ²) | Maximum Single Span (mm.) | | | | Maximum Continuous Span (mm.) | | | |
| | | 35x120 | 0,40 | 3400 | 3100 | 2750 | 2500 | 4100 | 3750 |
| | 0,75 | 2950 | 2650 | 2300 | 2100 | 3300 | 3000 | 2550 | 2300 |
| 35x140 | 0,40 | 3900 | 3650 | 3200 | 2900 | 4350 | 4000 | 3500 | 3150 |
| | 0,75 | 3400 | 3100 | 2700 | 2450 | 3550 | 3250 | 2800 | 2500 |
| 35x190 | 0,40 | 4900 | 4500 | 4000 | 3450 | 4800 | 4400 | 3900 | 3550 |
| | 0,75 | 4100 | 3750 | 3300 | 3000 | 3950 | 3650 | 3200 | 2900 |
| 45x140 | 0,40 | 4200 | 3800 | 3450 | 3150 | 5200 | 4900 | 4650 | 3900 |
| | 0,75 | 3700 | 3350 | 2950 | 2650 | 4450 | 4000 | 3450 | 3050 |
| 45x190 | 0,40 | 5250 | 4950 | 4450 | 4150 | 6100 | 5600 | 4950 | 4500 |
| | 0,75 | 4700 | 4250 | 3950 | 3650 | 5050 | 4600 | 4050 | 3650 |
| 45x240 | 0,40 | 6200 | 5750 | 5300 | 4950 | 6500 | 6000 | 5350 | 4900 |
| | 0,75 | 5450 | 5100 | 4550 | 4150 | 5450 | 5000 | 4400 | 4000 |
| 45x290 | 0,40 | 7000 | 6500 | 5800 | 5300 | 6850 | 6350 | 5650 | 5200 |
| | 0,75 | 5950 | 5450 | 4800 | 4350 | 5750 | 5300 | 4650 | 4250 |
| 70x140 | 0,40 | 4600 | 4350 | 4000 | 3650 | 5800 | 5400 | 4950 | 4600 |
| SS | 0,75 | 4150 | 3900 | 3400 | 3100 | 5200 | 4850 | 4400 | 4100 |
| 70x190 | 0,40 | 5800 | 5450 | 4950 | 4600 | 7100 | 6750 | 6150 | 5750 |
| | 0,75 | 5150 | 4800 | 4400 | 4100 | 6450 | 6050 | 5500 | 5100 |
| 70x240 | 0,40 | 6850 | 6400 | 5900 | 5500 | 8500 | 8000 | 7250 | 6800 |
| | 0,75 | 6050 | 5750 | 5250 | 4900 | 7650 | 7100 | 6450 | 5900 |
| 75x290 | 0,40 | 7800 | 7300 | 6700 | 6300 | 9650 | 9100 | 8350 | 7850 |
| | 0,75 | 7000 | 6550 | 6050 | 5600 | 8650 | 8000 | 7100 | 6450 |
| 75x340 | 0,40 | 8700 | 8200 | 7550 | 7100 | 10500 | 9800 | 8900 | 8200 |
| | 0,75 | 7900 | 7350 | 6750 | 6350 | 9000 | 8350 | 7450 | 6800 |

(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(4) Roof Rafters 5° Supporting Roof Load Only

**Roof types and self weight**

Floor type 1 - 40kg/m²
Sheet roof with ceiling

Floor type 2 - 75kg/m²
Tiled roof with ceiling

รูปที่ 2.19 Roof Rafters 5° Supporting Roof Load Only
(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)


ตารางที่ 2.12 Roof Rafters 5° single and continuous span, Glulam quality GL28c

| Roof load width (mm.) | | 450 | 600 | 900 | 1200 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------------------|-------|------|------|
| Member size BxD | Roof mass (kN/m ²) | Maximum Single Span (mm.) | | | | Maximum Continuous Span (mm.) | | | |
| | | 35x120 | 0,40 | 4000 | 3600 | 3250 | 2900 | 4400 | 4000 |
| | 0,75 | 3300 | 3000 | 2600 | 2400 | 3550 | 3200 | 2750 | 2400 |
| 35x140 | 0,40 | 4500 | 4150 | 3700 | 3400 | 4650 | 4300 | 3750 | 3400 |
| | 0,75 | 3800 | 3500 | 3000 | 2700 | 3800 | 3500 | 3000 | 2700 |
| 35x190 | 0,40 | 5200 | 4750 | 4150 | 3800 | 5200 | 4750 | 4200 | 3850 |
| | 0,75 | 4300 | 3900 | 3400 | 3100 | 4300 | 3900 | 3400 | 3150 |
| 45x140 | 0,40 | 4750 | 4450 | 4050 | 3700 | 5800 | 5300 | 4650 | 4150 |
| | 0,75 | 4100 | 3800 | 3300 | 3000 | 4700 | 4250 | 3650 | 3250 |
| 45x190 | 0,40 | 5900 | 5500 | 5000 | 4700 | 6500 | 6000 | 5350 | 4850 |
| | 0,75 | 5100 | 4800 | 4300 | 3900 | 5450 | 5000 | 4350 | 3900 |
| 45x240 | 0,40 | 6850 | 6400 | 5750 | 5250 | 7000 | 6500 | 5750 | 5250 |
| | 0,75 | 5850 | 5350 | 4750 | 4300 | 5850 | 5400 | 4750 | 4350 |
| 45x290 | 0,40 | 7350 | 6750 | 6050 | 5550 | 7400 | 6800 | 6100 | 5600 |
| | 0,75 | 6200 | 5650 | 5000 | 4600 | 6150 | 5700 | 5000 | 4600 |
| 70x140 | 0,40 | 5200 | 4900 | 4450 | 4200 | 6450 | 6100 | 5500 | 5200 |
| | 0,75 | 4550 | 4200 | 3850 | 3500 | 5650 | 5300 | 4800 | 4400 |
| 70x190 | 0,40 | 6450 | 6100 | 5600 | 5200 | 8000 | 7500 | 6900 | 6450 |
| | 0,75 | 5600 | 5300 | 4850 | 4500 | 7000 | 6600 | 6000 | 5500 |
| 70x240 | 0,40 | 7550 | 7200 | 6600 | 6200 | 9400 | 8900 | 8200 | 7700 |
| | 0,75 | 6700 | 6250 | 5750 | 5350 | 8300 | 7800 | 7000 | 6300 |
| 75x290 | 0,40 | 8600 | 8100 | 7550 | 7100 | 10700 | 10100 | 9200 | 8400 |
| | 0,75 | 7600 | 7200 | 6600 | 6150 | 9300 | 8600 | 7600 | 6900 |
| 75x340 | 0,40 | 9600 | 9100 | 8400 | 7900 | 11200 | 10500 | 9600 | 8800 |
| | 0,75 | 8500 | 8000 | 7400 | 6900 | 9600 | 9000 | 8000 | 7300 |

(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(5) Ridge Beam And Intermediate Roof Beam



รูปที่ 2.20 Ridge Beam And Intermediate Roof Beam
(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

ตารางที่ 2.13 Ridge beams and intermediate roof beams. Glulam quality GL28c


| Roof load width (mm.) | | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Member size BxD | Roof mass (kN/m ²) | Maximum Single Span (mm.) | | | | | | | | |
| | | 45x140 | 0,40 | 2700 | 2450 | 2250 | 2100 | 2000 | 1900 | 1850 |
| | 0,75 | 2200 | 2000 | 1850 | 1750 | 1500 | - | - | - | - |
| 45x190 | 0,40 | 3650 | 3300 | 3050 | 2850 | 2750 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 |
| | 0,75 | 3000 | 2750 | 2500 | 2350 | 2050 | 1800 | 1600 | - | - |
| 45x240 | 0,40 | 4550 | 4150 | 3850 | 3650 | 3450 | 3300 | 3150 | 3050 | 2900 |
| | 0,75 | 3800 | 3400 | 3150 | 2950 | 2600 | 2300 | 2050 | 1850 | 1650 |
| 45x290 | 0,40 | 4900 | 4500 | 4200 | 3950 | 3750 | 3600 | 3450 | 3350 | 3200 |
| | 0,75 | 4000 | 3700 | 3400 | 3200 | 3050 | 2750 | 2450 | 2200 | 2000 |
| 70x140 | 0,40 | 3100 | 2850 | 2600 | 2450 | 2350 | 2250 | 2150 | 2050 | 1950 |
| | 0,75 | 2600 | 2350 | 2150 | 2050 | 1950 | 1850 | 1750 | 1650 | 1500 |
| 70x190 | 0,40 | 4200 | 3800 | 3350 | 3350 | 3150 | 3050 | 2900 | 2800 | 2650 |
| | 0,75 | 3500 | 3200 | 2950 | 2750 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2000 |
| 70x240 | 0,40 | 5250 | 4750 | 4500 | 4200 | 4000 | 3800 | 3700 | 3550 | 3400 |
| | 0,75 | 4400 | 4000 | 3700 | 3500 | 3300 | 3150 | 3050 | 2850 | 2600 |
| 75x290 | 0,40 | 6200 | 5750 | 5400 | 5050 | 4800 | 4600 | 4400 | 4250 | 4100 |
| | 0,75 | 5300 | 4800 | 4500 | 4200 | 4000 | 3800 | 3650 | 3450 | 3150 |
| 75x340 | 0,40 | 7000 | 6500 | 6200 | 5850 | 5600 | 5400 | 5200 | 5000 | 4850 |
| | 0,75 | 6100 | 5650 | 5250 | 4950 | 4700 | 4500 | 4300 | 4100 | 3700 |

(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3) Veranda Beam

(1) Veranda Beam Single Span



รูปที่ 2.21 Veranda Beam Single Span
(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)


ตารางที่ 2.14 Veranda beams single span. Glulam quality GL28c.

| Roof load width (mm.) | | 1500 | 2400 | 3000 | 4500 | 5000 | 6000 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Member size BxD | Roof mass (kN/m ²) | Maximum Single Span (mm.) | | | | | |
| 35x120 | 0,40 | 2250 | 1900 | 1750 | 1550 | 1500 | - |
| | 0,75 | 1850 | 1600 | - | - | - | - |
| 35x140 | 0,40 | 2600 | 2250 | 1800 | 1800 | 1750 | 1550 |
| | 0,75 | 2150 | 1850 | - | - | - | - |
| 35x190 | 0,40 | 3350 | 3000 | 2450 | 2450 | 2300 | 2100 |
| | 0,75 | 2900 | 2450 | 1500 | 1500 | - | - |
| 45x140 | 0,40 | 2850 | 2400 | 1950 | 1950 | 1900 | 1750 |
| | 0,75 | 2350 | 2000 | - | - | - | - |
| 45x190 | 0,40 | 3850 | 3300 | 2650 | 2650 | 2550 | 2400 |
| | 0,75 | 3200 | 2750 | 1900 | 1900 | 1750 | - |
| 45x240 | 0,40 | 4800 | 4150 | 3350 | 3350 | 3200 | 3050 |
| | 0,75 | 4000 | 3400 | 2400 | 2400 | 2200 | 1800 |
| 45x290 | 0,40 | 5200 | 4450 | 3650 | 3650 | 3550 | 3350 |
| | 0,75 | 4250 | 3650 | 2850 | 2850 | 2600 | 2200 |
| 70x140 | 0,40 | 3300 | 2800 | 2300 | 2300 | 2200 | 2050 |
| | 0,75 | 2750 | 2350 | 1900 | 1900 | 1800 | 1650 |
| 70x190 | 0,40 | 4400 | 3850 | 3100 | 3100 | 3000 | 2800 |
| | 0,75 | 3750 | 3200 | 2550 | 2550 | 2450 | 2200 |
| 70x240 | 0,40 | 5500 | 4800 | 3900 | 3900 | 3750 | 3500 |
| | 0,75 | 4700 | 4000 | 3200 | 3200 | 3100 | 2800 |
| 75x290 | 0,40 | 6500 | 5750 | 4650 | 4650 | 4500 | 4300 |
| | 0,75 | 5600 | 4850 | 3900 | 3900 | 3750 | 3400 |
| 75x340 | 0,40 | 7250 | 6500 | 5500 | 5500 | 5250 | 5000 |
| | 0,75 | 6400 | 5700 | 4600 | 4600 | 4400 | 4000 |

(ที่มา: Buckland Timber Ltd ,2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(2) Veranda Beam Continuous Span



รูปที่ 2.22 Veranda Beam Continuous Span
(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

ตารางที่ 2.15 Veranda beams continuous span. Glulam quality GL28c.

| Roof load width (mm.) | | 1500 | 2400 | 3000 | 4500 | 5000 | 6000 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| Member size BxD | Roof mass (kN/m ²) | Maximum Span (mm.) | | | | | |
| 35x120 | 0,40 | 2850 | 2400 | 2100 | - | - | - |
| | 0,75 | 2200 | - | - | - | - | - |
| 35x140 | 0,40 | 3150 | 2650 | 2400 | 1600 | 1500 | - |
| | 0,75 | 2450 | 1650 | - | - | - | - |
| 35x190 | 0,40 | 3600 | 3100 | 2850 | 2250 | 2050 | 1700 |
| | 0,75 | 2900 | 2250 | 1800 | - | - | - |
| 45x140 | 0,40 | 3800 | 3200 | 2850 | 2100 | 1900 | 1600 |
| | 0,75 | 3000 | 2100 | 1650 | - | - | - |
| 45x190 | 0,40 | 4500 | 3800 | 3500 | 2750 | 2550 | 2150 |
| | 0,75 | 3600 | 2750 | 2300 | 1550 | - | - |
| 45x240 | 0,40 | 4900 | 4250 | 3950 | 3400 | 3200 | 2750 |
| | 0,75 | 4050 | 3400 | 2850 | 1950 | 1800 | 1500 |
| 45x290 | 0,40 | 5200 | 4500 | 4200 | 3700 | 3550 | 3300 |
| | 0,75 | 4300 | 3750 | 3400 | 2350 | 2100 | 1800 |
| 70x140 | 0,40 | 4400 | 3650 | 3500 | 3000 | 2800 | 2450 |
| | 0,75 | 3600 | 2950 | 2500 | 1750 | 1600 | - |
| 70x190 | 0,40 | 5800 | 5000 | 4700 | 4100 | 3800 | 3250 |
| | 0,75 | 4900 | 4000 | 3400 | 2400 | 2200 | 1800 |
| 70x240 | 0,40 | 7000 | 6000 | 5400 | 4800 | 4650 | 4100 |
| | 0,75 | 5800 | 4700 | 4300 | 3000 | 2700 | 2250 |
| 75x290 | 0,40 | 7700 | 6600 | 6100 | 5400 | 5200 | 4900 |
| | 0,75 | 6400 | 5350 | 5000 | 3600 | 3300 | 2750 |
| 75x340 | 0,40 | 8300 | 7000 | 6500 | 5800 | 5600 | 5100 |
| | 0,75 | 6800 | 5800 | 5400 | 3800 | 3350 | 2800 |

(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.4) Lintel Beam



รูปที่ 2. 23 Lintel Beam


(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

ตารางที่ 2.16 Lintel beams with only roof loads, upper or single floor. Glulam quality GL28c.

| Roof load width (mm.) | | 1500 | 2400 | 3000 | 4500 | 5000 | 6000 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Member size BxD | Roof mass (kN/m ²) | Maximum Single Span (mm.) | | | | | |
| 35x120 | 0,40 | 2450 | 1900 | 2050 | - | - | - |
| | 0,75 | 1850 | 1600 | - | - | - | - |
| 35x140 | 0,40 | 2750 | 2250 | 2300 | 1800 | 1700 | - |
| | 0,75 | 3400 | 1850 | 1600 | - | - | - |
| 35x190 | 0,40 | 2900 | 3000 | 3850 | 2400 | 2300 | 2100 |
| | 0,75 | 2900 | 2450 | 2200 | 1500 | - | - |
| 45x140 | 0,40 | 2350 | 2400 | 2250 | 1950 | 1900 | 1750 |
| | 0,75 | 3600 | 2000 | 1850 | - | - | - |
| 45x190 | 0,40 | 3600 | 3200 | 3050 | 2650 | 2500 | 2400 |
| | 0,75 | 3200 | 2750 | 2650 | 1900 | 1700 | - |
| 45x240 | 0,40 | 4300 | 3900 | 3650 | 3300 | 3200 | 3050 |
| | 0,75 | 3800 | 3300 | 3100 | 2400 | 2100 | 1800 |
| 45x290 | 0,40 | 4900 | 4450 | 4200 | 3650 | 3550 | 3350 |
| | 0,75 | 4250 | 3650 | 3400 | 2800 | 2500 | 2200 |
| 70x140 | 0,40 | 3250 | 2800 | 2750 | 2300 | 2200 | 2050 |
| | 0,75 | 2800 | 2350 | 2200 | 1900 | 1800 | 1650 |
| 70x190 | 0,40 | 4100 | 3600 | 3450 | 3100 | 3000 | 2800 |
| | 0,75 | 3550 | 3100 | 2900 | 2550 | 2450 | 2200 |
| 70x240 | 0,40 | 4850 | 4300 | 4000 | 3700 | 3600 | 3400 |
| | 0,75 | 4200 | 3700 | 3550 | 3150 | 3000 | 2750 |
| 75x290 | 0,40 | 5500 | 4900 | 4700 | 4250 | 4100 | 3950 |
| | 0,75 | 4800 | 4300 | 4050 | 4600 | 3500 | 3300 |
| 75x340 | 0,40 | 6250 | 5600 | 5300 | 4800 | 4600 | 4400 |
| | 0,75 | 5400 | 4900 | 4600 | 4050 | 3900 | 3700 |

(ที่มา: Buckland Timber Ltd, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.24 แผนผังสรุปแนวคิดการใช้วัสดุไม้ประกอบอัดกาวในการโครงสร้างอาคารแบบต่างๆ
(ที่มา : ผู้จัดทำ, 2567)

2.2.3 แนวคิดการใช้ไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมไม้ประกอบอัดกาว

1) คุณสมบัติทั่วไปของไม้ยางพารา

ในปัจจุบันความต้องการใช้ไม้ยางพาราทั้งในด้านเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือความต้องการใช้เนื้อไม้โดยตรงยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากไม้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและความสวยงาม จากความสำคัญและความต้องการใช้ไม้เพิ่มมากขึ้น การค้นคว้าและการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ต่ออุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่างๆที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าของไม้ขึ้นมา

ในสถานการณ์ปัจจุบันไม้ชนิดสำคัญ และมีขนาดใหญ่ในป่าธรรมชาติสามารถหาได้ยาก เนื่องจากถูกนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยในอดีต จึงทำให้เหลือเพียงไม้ไม่กี่ชนิดที่นำมาใช้ในงานปัจจุบัน ไม้ยางพาราก็เป็นไม้จำนวนนั้น แต่เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ ยังเป็นการใช้ประโยชน์ไม่ได้อย่างคุ้มค่า ดังนั้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความจำเป็นและต้องนำมาใช้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของไม้ยางพาราได้อย่างสูงสุด และมีอายุการใช้งานยืนยาว กอปรกับอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ อันได้แก่ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา อุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ ฯลฯ มีความต้องการใช้บริการทางวิชาการในภาควิชาวนผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้คุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ



รูปที่ 2.25 ต้นไม้ยางพารา

(ที่มา : <https://www.komchadluek.net>, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.1) ลักษณะเนื้อของไม้ยางพารา

จุดเด่นของไม้ยางสามารถออกแบบเป็นชิ้นส่วน และสามารถประกอบได้รวดเร็ว ใช้คนงานน้อยเพราะไม้บางส่วนประกอบมาจากโรงงานมาแล้ว แล้วยังควบคุมงบประมาณให้แน่นอนได้ (พันธุ์ดา พุฒิไพโรจน์ ,2553:3)

1.2) ประเภทไม้ยางพาราที่ปลูก

มีปลูกอยู่ 2 แบบ แบบแรกคือปลูกเพื่อจะเอาน้ำยาง แบบที่สองที่ปลูกเพื่อจะนำมาใช้เป็นวัสดุอยู่แล้ว โดยที่แบบแรกจะมีความสูงน้อยกว่าแบบที่สองที่จะปลูกเพื่อจะนำมาเป็นวัสดุอยู่แล้ว และไม้ยางที่จะนำมาใช้ภายในงานจะเป็นแบบแรกเพราะแบบแรกนั้นสามารถผลิตน้ำยางในการนำไปขายและยังสามารถนำไม้ยางมาเป็นวัสดุได้อีก ด้วย โดยไม้ยางที่จะนำมาใช้จะมีอายุไม่ต่ำกว่า 20-25 ปี เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12 นิ้ว

1.3) วัฏจักรวงจรการปลูกของไม้ยางพารา

จะมีวิธีหมุนเวียนโดยการแบ่งไม้ยางออกเป็น 2 ส่วน สมมุติว่ามี 50 ไร่ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะทำการปลูกยางไปก่อน 5-7 ปี และทำการปลูกส่วนที่สอง เมื่อผ่านไป จนถึงปีที่นำยางในส่วนที่หนึ่งหมด ก็จะตัดต้นยางในส่วนที่ 1 ออกและปลูกใหม่ และเมื่อส่วนที่ 2 น้ำยางหมดก็จะตัดออกและในตอนนี้ส่วนที่หนึ่งก็มีน้ำยางพอดีนี่คือการหมุนเวียนในส่วนของสวนยาง โดยเราจะได้วัสดุที่เป็นไม้ยาง 5-10 ปีจะได้มาใช้เป็นวัสดุ นำมาแปรรูปถึง 25 ไร่ โดยคิดเป็นไม้ไร่ละ 80 ต้น ได้ทั้งหมด 2000 ต้น (จุฑาทิพ คันธจันทร์, 20 กรกฎาคม 2560 .เจ้าของสวนยาง .สัมภาษณ์) หากคิดเป็นวัสดุที่จะได้ต่อ 1 ต้น



รูปที่ 2.26 วัฏจักรวงจรการปลูกของไม้ยางพารา

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2) คุณสมบัติเชิงกลของไม้ยางพารา

การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของไม้ยางพารา เป็นการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของไม้ยางพาราสำเร็จรูปซึ่งนำมาใช้ในการคำนวณสำหรับการศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์โดยอ้างอิงจากข้อมูลกรมป่าไม้ เพื่อทำความเข้าใจในวัสดุของคานไม้ประกอบว่า ปัจจัยใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วัสดุพื้นฐานที่ใช้เป็นไม้องค์ประกอบในคานไม้ประกอบอัดกาว โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญ คือ ความหนาแน่นที่ความชื้นสัมพัทธ์ เพราะส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของไม้

ตารางที่ 2.17 ตารางการศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของไม้ยางพาราสำเร็จรูป

| คุณสมบัติทางกลศาสตร์ | ไม้ยางพาราสำเร็จรูป |
|------------------------------------|---------------------|
| ความหนาแน่นที่ความชื้นสัมพัทธ์ 12% | 700 |
| แรงดัดสถิต | |
| โมดูลัสของไม้ยางพารา (กก./ตร.ซม.) | 932 |
| โมดูลัสความยืดหยุ่น (กก./ตร.ซม.) | 92,351 |
| แรงอัดขนานเสี้ยน | 451 |
| แรงอัดตั้งฉากเสี้ยน | 93 |
| แรงดึงตั้งฉากเสี้ยน | |
| แนวรัศมี (กก./ตร.ซม.) | 28 |
| แนวเส้นสัมผัส (กก./ตร.ซม.) | 29 |
| แรงเฉือน | |
| แนวรัศมี (กก./ตร.ซม.) | 155 |
| แนวเส้นสัมผัส (กก./ตร.ซม.) | 169 |
| ความแข็ง | |
| แนวรัศมี (กก./ตร.ซม.) | 544 |
| แนวเส้นสัมผัส (กก./ตร.ซม.) | 532 |
| แรงกระแทก | |
| ภาวะรับน้ำหนักสูงสุด (กก.) | 149 |

(ที่มา: กรมป่าไม้, 2560)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3) อัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ของไม้ยางพารา

ตารางที่ 2.18 ตารางอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้

| อัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ | | | | |
|---|-------------|------------------|---------------------------|--------------|
| พรรณไม้ | ระยะการปลูก | จำนวน ต้น/ไร่ | การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ | |
| | | | (ตัน/ไร่/ปี) | (กก./ต้น/ปี) |
| สัก | 4x4 | 100 | 1.36-2.16 | 13.6-21.6 |
| ยูคาลิปตัส | 2x3 | 267 | 3.15-6.09 | 11.8-22.8 |
| กระถินเทพา | 3x3 | 178 | 4.00-6.09 | 22.5-34.2 |
| กระถินณรงค์ | 3x3 | 178 | 2.27-4.40 | 12.8-24.7 |
| กระถินยักษ์ | 2x3 | 267 | 0.77-6.49 | 4.3-36.5 |
| โก่งกาง | 1.5x1.5 | 711 | 2.75 | 3.9 |
| ยางพารา | 3x6 | 89 | 4.22 | 47.4 |
| ปาล์มน้ำมัน | 3x6 | 89 | 2.49 | 28 |
| พรรณไม้พื้นเมตรโตช้า | 4x4 | 100 | 0.95 | 9.5 |
| พรรณไม้อ่อนแก่ประสมงค์ | 4x4 | 100 | 1.47 | 14.7 |
| พรรณไม้ปลูกในเมือง | 4x8 | 50 | 1.21 | 24.2 |

(ที่มา: กรมป่าไม้, 2560)

จากตารางจึงสรุปได้ว่า ต้นไม้ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยที่มีศักยภาพสูงในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ โดยสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ การปลูกต้นไม้ยางพาราใน 1 ไร่ โดยมี จำนวน 89 ต้น/ไร่ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 4.22 ตัน/ไร่/ปี หมายความว่าสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 47.4 กก./ต้น/ปี ทำให้เมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่นไม้ยางพาราจึงเป็น พืชเศรษฐกิจที่สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

4) การประเมินการลงทุนของไม้ยางพารา

ต้นไม้ยางพาราในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้มีการสำรวจราคาในท้องตลาดเพื่อเทียบราคาค่าต้นทุนกับแผ่นไม้จริงชนิดอื่นๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมิน อาทิ ราคาไม้ยางพารา ต้นทุนการผลิตผลผลิตระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และความเสียหายอื่นๆ โดยมีวิธีการประเมินการลงทุน ดังนี้

- 1) **วิธีการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV):** วิธีนี้คำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
- 2) **วิธีการคำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR):** วิธีนี้คำนวณอัตราผลตอบแทนที่โครงการจะสร้างขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.19 การศึกษาราคาในท้องตลาดของไม้ยางพาราแบบประสานต่อพื้นปลา

| ต่อพื้นปลา | ราคาไม้ยางพาราประสานต่อแผ่น ขนาด 1.22 ม. x 2.44 ม. | | | |
|------------|--|------|------|------|
| | ความหนา | AA | AC | CC |
| 8 มม. | 750 | 700 | 580 | 530 |
| 10 มม. | 900 | 800 | 670 | 590 |
| 12 มม. | 1000 | 900 | 730 | 650 |
| 14 มม. | 1000 | 950 | - | 690 |
| 15 มม. | 1080 | 1000 | 830 | 700 |
| 16 มม. | 1100 | 1000 | 830 | 700 |
| 18 มม. | 1250 | 1050 | 850 | 750 |
| 20 มม. | 1270 | 1200 | 950 | 790 |
| 25 มม. | 1650 | 1550 | 1190 | - |
| 30 มม. | - | 1900 | - | 1390 |

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

ตารางที่ 2.20 การศึกษาราคาในท้องตลาดของไม้ยางพาราแบบต่อตรง

| ต่อตรง | ราคาไม้ยางพาราประสานต่อแผ่น ขนาด 1.22 ม. x 2.44 ม. | |
|--------|--|------|
| | ความหนา | AA |
| 16 มม. | 1300 | 1250 |
| 20 มม. | 1330 | 1280 |
| 25 มม. | 2000 | 1650 |
| 30 มม. | - | 2050 |

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

ตารางที่ 2.21 การศึกษาราคาในท้องตลาดของไม้ยางพาราแบบเสาไม้ยางพาราสี่เหลี่ยม

| สี่เหลี่ยม | เสาไม้ยางพารา เกรด A,B ยาว 2.40 ม. | |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| | 36 มม. x 36 มม. | 545 บาท/มัด มัดละ 5 ท่อน |
| 47 มม. x 47 มม. | 182 บาท/ท่อน | |
| 54 มม. x 54 มม. | 218 บาท/ท่อน | |
| 72 มม. x 72 มม. | 363 บาท/ท่อน | |

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.22 การศึกษาราคาในท้องตลาดของไม้ยางพาราแบบเสาไม้ยางพาราเหลากลม

| | | |
|---------|---------|--------------------------------------|
| ไม้โครง | หน้าแคบ | 17มม. x 34 มม. x 2.44 ม. 225 บาท/มัด |
| | ปกติ | 17มม. x 41 มม. x 2.44 ม. 260 บาท/มัด |


(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

ตารางที่ 2.23 การศึกษาราคาในท้องตลาดของไม้ยางพาราแบบไม้โครง

| | | |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| วงกลม | เสาไม้ยางพารา เหลากลม ยาว 2.40 ม. | |
| | 36 มม. | 120 บาท/ท่อน |
| | 47 มม. | 250 บาท/ท่อน |
| | 70 มม. | 400 บาท/ท่อน |
| | 90 มม. | 545 บาท/ท่อน |

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.27 กรอบแนวคิดแนวคิดการใช้ไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมไม้ประกอบอัดกาว

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

2.2.4 อาคารกรณีศึกษาการใช้ไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้าง

อาคารกรณีศึกษาส่วนมากจะอยู่ในต่างประเทศเพราะนิยมใช้ไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคารมากกว่าประเทศ

1) โรงแรม Mjostarnet




รูปที่ 2.28 ทศนียภาพของโรงแรม Mjostarnet
(ที่มา: <https://www.moelven.com>, 2567)

1.1) ข้อมูลทั่วไป

| | |
|----------------|--|
| สถาปนิก | Voll Arkitekter |
| พื้นที่โครงการ | 11,300 ตารางเมตร |
| ที่ตั้งโครงการ | Brumunddal, Norway |
| ความสูง | 85 เมตร |
| จำนวนชั้น | 18 |
| เปิดทำการ | 2019 |
| โครงสร้างอาคาร | Cross-Laminated Timber (CLT) and Glue-Laminated Timber |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2) แนวคิดในการออกแบบ




รูปที่ 2.29 แนวคิดการออกแบบของโรงแรม Mjostarnet
(ที่มา: <https://www.moelven.com>, 2567)

โรงแรม Mjostarnet มีแนวคิดการออกแบบมาจากนักลงทุนในเมือง Brumunddal ต้องการที่จะสร้างอาคารไม้ที่สูงที่สุดในโลกในบ้านเกิด และต้องการแสดงให้โลกเห็นถึงความเป็นไปได้ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืนและเป็นทรัพยากรท้องถิ่น มาสร้างอาคารสูง คือ ไม้แทนคอนกรีตที่ปล่อยคาร์บอนน้อยกว่า เขาจึงร่างภาพขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2558 ที่จะ เป็นโรงแรม สำนักงาน ร้านอาหาร และอะพาร์ตเมนต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


1.3) แบบสถาปัตยกรรม



รูปที่ 2.30 แบบผังพื้นของโรงแรม Mjostarnet
(ที่มา: <https://www.moelven.com>, 2567)

แบบสถาปัตยกรรมของอาคารนี้ ประกอบไปด้วยส่วนโพลีเดียมและหอคอย โดยส่วนล่างเป็นส่วนกลาง แผนกต้อนรับและมีอาคารเสริมเป็นสระติดหอคอย อาคารส่วนด้านทิศเหนือ เป็นห้องประชุม อาคารสำนักงาน รวมเป็น 5 ชั้น และเป็นโรงแรม 4 ชั้น ส่วนหอคอยเป็นส่วนที่พักอาศัยบนเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชั้นที่ 12-16 และมียูนิตพักอาศัยอยู่ชั้นบน ส่วนชั้นที่ 18 และ 19 เป็นห้องนิทรรศการ ด้านบนสุดของอาคารเป็นโครงสร้างหลังคาเปิด




รูปที่ 2.31 แบบสถาปัตยกรรมรูปด้านและรูปตัดของโรงแรม Mjostarnet
(ที่มา: <https://www.moelven.com>, 2567)

แบบสถาปัตยกรรมส่วนรูปด้านมีการคิดมาจากการวางโครงสร้างไม้ที่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพาดช่วงกว้างมากกว่าโครงสร้างเหล็ก จึงส่งผลให้มีการแบ่งชั้นและช่องว่างของหน้าต่างที่มีระยะเท่าๆ กัน และเลือกแสดงสีจะวัสดุ โครงสร้างมีการออกแบบให้มีระยะพาดช่วงประมาณ 4 - 7.5 เมตร และสูงชั้นละประมาณ 3.5 - 4 เมตร รวมความสูงเท่ากับ 85 เมตร

1.4) วิเคราะห์โครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะนำวัสดุที่มีความยั่งยืน คือ วัสดุไม้ ที่เป็นวัสดุหมุนเวียนในท้องถิ่นและมีความยั่งยืน โดยใช้การออกแบบที่เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงสร้างไม้ประกอบอัดกาวเพื่อง่ายต่อการประกอบเป็นอาคาร โดยใช้โครงสร้างไม้ประกอบอัดกาวร่วมกับข้อต่อเหล็กประกอบในการประกอบฐานเสาต่อขึ้นไปจนถึงยอดอาคารและยึดด้านข้างด้วยโครงสร้างไม้ประกอบอัดกาวเพื่อเสริมความแข็งแรง และใช้โครงสร้าง CLT ส่วนที่เป็นคอกอาคาร



รูปที่ 2.32 ประเภทการใช้โครงสร้างแบบต่างๆของโรงแรม Mjostarnet
(ที่มา: <https://www.moelven.com>, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5) สรุปการประยุกต์ใช้

จากการศึกษาอาคารกรณีศึกษาตึกนี้ ทำให้ทราบการใช้งานของโครงสร้างไม้ประกอบที่มีศักยภาพที่สามารถสร้างโครงสร้างตึกสูงได้ ตามแนวความคิดการเลือกใช้วัสดุเพื่อความยั่งยืน การใช้ไม้ประกอบอัดกาวในต่างประเทศจึงนำมาสู่แนวความคิดใช้ไม้ยางพาราในประเทศไทย ที่ไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกอย่างแพร่หลายแต่เดิม ไม้ยางพาราถูกใช้ทำน้ำยาง เมื่อต้นยางมีอายุมากไม่สามารถกรีดยางได้จะถูกและนำไปใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ มากกว่าการนำมาทำเป็นโครงสร้างในการก่อสร้าง การนำมาทำเป็นโครงสร้างในการก่อสร้างจะมีมูลค่าที่สูงกว่าการทำเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ ทำให้ในปัจจุบันเริ่มมีการคิดค้นการนำเทคนิคไม้ประกอบอัดกาวมาใช้กับไม้ที่โตเร็ว สามารถให้น้ำยางและนำมาทำเป็นโครงสร้างไม้ประกอบได้อย่าง ไม้ยางพารา ให้เป็นที่นิยมและแพร่หลายในไทยสำหรับการก่อสร้างงานอาคาร



รูปที่ 2.33 ขั้นตอนการก่อสร้างของโรงแรม Mjostarnet

(ที่มา: <https://www.moelven.com>, 2567)




รูปที่ 2.34 โครงสร้างไม้ที่ใช้ในโครงการของโรงแรม Mjostarnet

(ที่มา: <https://www.moelven.com>, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2) Ascent Timber Tower



รูปที่ 2.35 ทศนิยมภาพภายนอกของ Ascent Timber Tower
ที่มา: www.dezeen.com (2567)

2.1) ข้อมูลทั่วไป

| | |
|----------------|--|
| สถาปนิก | Korb + Associates Architects |
| พื้นที่โครงการ | 4,5802 ตารางเมตร |
| ที่ตั้งโครงการ | Milwaukee, Wisconsin, United States |
| ความสูง | 87 เมตร |
| จำนวนชั้น | 25 |
| เปิดทำการ | 2022 |
| โครงสร้างอาคาร | Cross-Laminated Timber (CLT) and Glue-Laminated Timber |

2.2) แนวคิดในการออกแบบ


แนวคิดในการออกแบบต้องการสร้างอาคารโครงสร้างไม้ที่สูงกว่าโรงแรม Mjostarnet ในนอร์เวย์ ซึ่งมีความสูงกว่าเล็กน้อยและวัสดุผนังใช้เป็นกระจก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.36 ทักษะนียภาพภายนอกแสดงแนวคิดของ Ascent Timber Tower
(ที่มา: www.dezeen.com, 2567)


2.3) แบบสถาปัตยกรรม



รูปที่ 2.37 แบบผังพื้นของ Ascent Timber Tower
(ที่มา: www.dezeen.com, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบสถาปัตยกรรมมีผังชั้นเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง 25 ชั้นโดยแบ่งเป็นอะพาร์ตเมนต์จำนวน 259 ห้องจำนวน 16 ชั้น ส่วนโพลีเดียมที่จอดรถ ส่วนกลางและเพนต์เฮาส์ สระว่ายน้ำจำนวน 9 ชั้น โดยทำจากโครงสร้างเสา คานและเพดานทำจากไม้เปลือยเกิน 50% โดยระยะกระดเสาจะวางเป็นโมดูลและวางคอคออาคารอยู่บริเวณตรงกลางอาคาร และมีรูปด้านที่เป็นกระจกสูงตลอดทั้งชั้นเพราะใช้การออกแบบที่ล้อกับการโชว์ฝ้าเพดานที่เป็นไม้พื้นไม้



รูปที่ 2.38 แบบสถาปัตยกรรมรูปด้านของ Ascent Timber Tower

(ที่มา: www.dezeen.com, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4) วิเคราะห์โครงการ

โครงการอาคารสูงที่ทำจากไม้เกินมากกว่าครึ่งของอาคารทั้งหมด เพราะต้องการที่จะมั่นใจในความแข็งแรงของฐานรากที่มีส่วนสำคัญในการสร้างอาคารสูง โดยโครงสร้างไม้ที่ต่อจากโครงสร้างส่วนโทเดียมจะเป็นโครงสร้างไม้โดยมรการใช้ไม้ประเภท CLT และ GLT ที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงและทนไฟได้นานถึง 3 ชั่วโมง และส่วนโครงสร้างของอาคารส่วนบนมีการใช้แผ่นเหล็กประกอบเสียบระหว่างเสาและคานาร่วมด้วยและฐานเสาส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างที่จอตรดและอาคารไม้ด้านบนมีการออกแบบการเข้าไม้ร่วมกับโครงสร้างเหล็กทำให้มีความแข็งแรงมาก



รูปที่ 2.39 ภาพรวมของโครงสร้างในอาคารของ Ascent Timber Tower

(ที่มา: www.dezeen.com, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5) รูปการประยุกต์ใช้

การศึกษาอาคารตัวอย่างตึกนี้ทำให้เห็นความหลากหลายในการใช้โครงสร้างไม้ร่วมกับโครงสร้างอื่นๆมากขึ้น และเข้าใจในการออกแบบการรับแรงผ่านการอ่านแบบก่อสร้าง ทำให้สามารถมั่นใจในการทำอาคารสูงที่มีความหลากหลายร่วมกับโครงสร้างไม้ได้

3) World of Volvo



รูปที่ 2.40 ทศนียภาพภายนอกของ World of Volvo
(ที่มา : www.dezeen.com, 2567)


3.1) ข้อมูลทั่วไป

| | |
|----------------|--|
| สถาปนิก | Henning Larsen. |
| พื้นที่โครงการ | 22,000 ตารางเมตร |
| ที่ตั้งโครงการ | Gothenburg, Sweden |
| โครงสร้างอาคาร | Cross-Laminated Timber (CLT) and Glue-Laminated Timber |

3.2) แนวคิดในการออกแบบ

แนวคิดในการออกแบบได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากพืชและพันธุ์ไม้พื้นเมืองของสวีเดน มีต้นสน มอส และพุ่มไม้พื้นเมือง ที่จะเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าสวีเดนซึ่งทำการออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ปลั๊กอิน Kangaroo Grasshopper มาช่วยในการออกแบบ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชั้นส่วนของเสาและกระจากที่มาจากฟอร์มอาคารที่มีความโค้งจากแปลนอาคารวงกลม ส่วนของโครงสร้างมีการใช้โครงสร้างเรขาคณิตรูปสามเหลี่ยมเปรียบเหมือนกิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่เข้ากับบริบทโดยรอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Allemansrätten ของสวีเดน ซึ่งแสดงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่อธรรมชาติ หรือ เสรีภาพในการเดินเตร่




รูปที่ 2.41 แนวคิดและกระบวนการออกแบบในการออกแบบของ World of Volvo
(ที่มา : www.dezeen.com, 2567)

3.3) แบบสถาปัตยกรรม

แบบสถาปัตยกรรมของอาคารนี้เริ่มต้นที่เป็นวงกลมเป็นวงกลมตามแนวคิดการออกแบบ โดยมี 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นส่วนจัดแสดงหลักของโครงการ และมีส่วนสตูดิโอสำหรับจัดงานแสดงแยกออกมา โดยเส้นทางเดินให้สำหรับจัดงานแสดงได้เพิ่มชั้นล่างเข้ากับการออกแบบภูมิทัศน์ภายนอกที่มีการออกแบบทางเท้าและทางสำหรับปั่นจักรยานที่ผสมผสานอย่างลงตัว ส่วนชั้น 2 เป็นส่วนจัดแสดงรอง มี ร้านอาหาร บาร์พื้นที่ทำงานและพื้นที่จัดสัมมนา โดยทั้งสองชั้นล้อมรอบด้วยกระจากที่สามารถมองเห็นสวนและป่าโดยรอบได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.42 แบบผังพื้นของ World of Volvo
(ที่มา : www.dezeen.com, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.43 ภาพทัศนียภาพของ World of Volvo
(ที่มา : www.dezeen.com, 2567)

3.4) โครงสร้างไม้ที่ใช้ไม้ในอาคาร

ส่วนของโครงสร้างที่ใช้ในโครงการจะเป็นไม้กลุแลม และ CLT โดยการผลิตเหมือนชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบหน้างานด้วยแผ่นเหล็กประกอบและการเข้าไม้ทำให้โครงสร้างที่ยื่นออกไปจากอาคารมีความแข็งแรงและเป็นทรงเรขาคณิตที่ยังมีความสวยงามและมั่นคงทางโครงสร้าง






รูปที่ 2.44 ภาพรวมโครงสร้างของ World of Volvo
(ที่มา: www.dezeen.com, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5) สรุปรูปการประยุกต์ใช้

จากการศึกษาอาคารตัวอย่างพบว่าโครงสร้างไม้สามารถสร้างฟอร์มอาคารที่มีความพาราเมตริกหรือรูปทรงเลขาคณิตที่ไม่ใช่แค่สี่เหลี่ยมได้และมีเทคโนโลยีทางโครงสร้างที่แข็งแรงผสมผสานแนวความคิดประเพณีเดิมของท้องถิ่นได้อย่างลงตัว แม้ชิ้นส่วนจะมีขนาดใหญ่จึงต้องมาทำการประกอบหน้างานเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งชิ้นส่วนจากโรงงาน

ตารางที่ 2.24 ตารางสรุปอาคารกรณีศึกษาที่ใช้คานไม้ประกอบอัดกาว

| ชื่อโครงการ และ สถาปนิกที่ ออกแบบ | ภาพประกอบ | ประเภท | จำนวน ชั้น | ระบบ โครง สร้าง | เทคโนโลยีที่ใช้ในการ แปรรูปไม้ | | |
|---|---|------------------|---------------|--|-----------------------------------|-----------|------|
| | | | | | เสา, คาน | พื้น, ฝ้า | ผนัง |
| 1. Mjostarnet, Voll Arkitekter |  | ที่พัก อาศัย | 18 | เสาและ คาน, ผนังรับ น้ำหนัก | GLT | CLT | LVL |
| 2. ASCENT TIMBER TOWER, Korb + Associates Architects |  | สำนัก งาน | 25 | เสาและ คาน, โครงสร้า ง คอนกรีต | GLT | CLT | LVL |
| 3. World of Volvo, Henning Larsen. |  | ศูนย์จัด แสดง | 2 | เสาและ คาน, คานโค้ง | GLT | CLT | LVL |

(ที่มา : ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.3 แนวคิดการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างวัสดุไม้

2.3.1 ประเภทของการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร

- 1) คานช่วงเดียวหรือคานแบบง่าย (Simply-Supported Beam Deflection Formulas)

เป็นคานที่มีจุดรองรับที่ปลายทั้งสองเป็นแบบยึดหมุน เช่น ด้านหนึ่งเป็นแบบลูกกลิ้ง (Roller) และปลายอีกด้านหนึ่ง เป็นแบบหมุด (Pin) ดังคานในรูปที่ 2.50 ที่


- 1.1) แรงที่กระทำบริเวณกึ่งกลางคาน (Midspan Load)



รูปที่ 2.45 Midspan Load

(ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)


- 1.2) แรงที่กระทำบริเวณใดๆของคาน (Load At Any Point)



รูปที่ 2.46 Load At Any Point

(ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)

- 1.3) แรงที่กระทำบริเวณใดๆของคานเฉลี่ยเท่ากันทั้งคาน (Uniform Load)




รูปที่ 2.47 Uniform Load

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ (ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


1.4) แรงที่ใช้อย่างสม่ำเสมอตามความยาวของการรองรับ (Uniformly Varying Load)



รูปที่ 2.48 Uniformly Varying Load

(ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)


1.5) แรงโหลดแบบสามเหลี่ยม (Triangular Load) มีค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างเป็นเส้นตรงตามความยาวของโครงสร้าง



รูปที่ 2.49 Triangular Load

(ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)

1.6) แรงโมเมนต์ที่หนึ่งจุดรองรับ (Moment Load At One Support)



รูปที่ 2.50 Moment Load At One Support


(ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)

2) คานปลายยื่น หรือ คานยื่น (Cantilever Beam)

คือคานช่วงเดียวที่ยื่นออกมาจาก Fix Support เช่นเสาหรือ Shear Wall โดยมี Support ในการรองรับคานเพียงจุดเดียว ณ ด้านใดด้านหนึ่ง และ Support จะต้องถูกออกแบบให้สามารถรองรับแรงดัดที่ทำให้คานโก่งตัวลงได้ (Fix Support)

2.1) End load คือ แรงที่กระทำบริเวณปลายของคานยื่น


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.51 End Load

(ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)


2.2) แรงที่กระทำบริเวณใดๆของคานที่ยื่น (Load At Any Point)



รูปที่ 2.52 Load At Any Point

(ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)

2.3) แรงที่กระทำเฉลี่ยตลอดของคานที่ยื่น (Uniform Load)




รูปที่ 2.53 Uniform Load

(ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.4) แรงที่กระทำตลอดของคานที่ยื่นโดยค่อยๆลดลงเรื่อย ๆ จนถึงปลายคานยื่น
(Uniformly Varying Load Case 1)



รูปที่ 2.54 Uniformly Varying Load (Case 1)

(ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)


2.5) แรงที่กระทำตลอดของคานที่ยื่นโดยค่อยๆลดลงเรื่อย ๆ จนถึงจุดรองรับของคานยื่น
(Uniformly Varying Load Case 2)



รูปที่ 2.55 Uniformly Varying Load (case 2)

(ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)


2.6) Moment load at end คือ แรงโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบริเวณปลายของคานยื่น



รูปที่ 2.56 Moment Load At End

(ที่มา: www.omnicalculator.com, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.57 สรุปประเภทของการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร

(ที่มา : ผู้จัดทำ, 2567)

2.3.2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการรับแรงคานไม้ประกอบอัดกาว

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการรับแรงคานไม้ประกอบอัดกาว พิจารณาจากการแอ่นตัวของคาน (Deflection) เพื่อหาความแข็งแกร่งของคาน (Stiffness)







ตารางที่ 2.25 สรุปสูตรและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการรับแรงของคานแบบง่าย

| Beam and Load Cases | Maximum Beam Deflection |
|---------------------|---|
| | $\delta_{max} = \frac{PL^3}{48EI}$ |
| | $\delta_{max} = \frac{Pb(3L^2 - 4b^2)}{48EI}$ |
| | $\delta_{max} = \frac{5\omega L^4}{384EI}$ |
| | $\delta_{max} = \frac{0.00652\omega L^4}{48EI}$ |
| | $\delta_{max} = \frac{\omega L^4}{120EI}$ |
| | $\delta_{max} = \frac{ML^2}{9\sqrt{3}EI}$ |

(ที่มา : Omni Calculator sp. z o.o., 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.26 สรุปสูตรและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการรับแรงของคานแบบยื่น

| Beam and Load Cases | Maximum Beam Deflection |
|---|---|
|  | $\delta_{max} = \frac{PL^3}{3EI}$ |
|  | $\delta_{max} = \frac{Pa^2(3L - a)}{6EI}$ |
|  | $\delta_{max} = \frac{\omega L^4}{8EI}$ |
|  | $\delta_{max} = \frac{\omega L^4}{30EI}$ |
|  | $\delta_{max} = \frac{11\omega L^4}{120EI}$ |
|  | $\delta_{max} = \frac{ML^2}{2EI}$ |

(ที่มา : Omni Calculator sp. z o.o., 2567)

จากการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการรับแรงทั้งหมดจะพบว่า ตัวแปรที่มีส่วนสำคัญ คือ ความแข็งแรงแรงของคาน (Stiffness) หรือ EI ที่จะอยู่ในทุกสูตรจึงมีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่า EI จะแปรผกผันกับระยะโย่งตัว (δ_{max})

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1) อัตราส่วนโมดูลัสความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity)

โมดูลัสของสภาพยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity หรือ Elastic Modulus) เป็นค่าบอกระดับความแข็งแรง (en: Stiffness) ของวัสดุ ค่าโมดูลัสของยังหาจาก ค่าลิมิตของอัตราการผลิตเปลี่ยนแปลงของ ความเค้น (Stress) ต่อ ความเครียด (Strain) ที่ค่าความเค้นน้อย สามารถหาจากความชัน ของกราฟความสัมพันธ์ ความเค้น-ความเครียด (en: Stress-strain curve) ที่ได้จากการทดลองดึง (en: Tensile Test)

$$MOE = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

MOE คือ น้ำหนักกระทำต่อคานที่ระยะการแอ่นตัว
ต่างๆ (N)

σ คือ Compressive stress

ϵ คือ Axial Strain

2) ความแข็งแรงของคาน (Stiffness)

Stiffness คือ ความแข็งแรง เป็นความสามารถในการต้านทานการเสียรูป ย้อนกลับไปยังสมการของ spring. แรงที่ต้องใช้ในการดึงสปริงออกเป็นระยะ x มีค่าเท่ากับ $F = k \cdot x$ โดย $k =$ spring stiffness หรือ สมการ beam $K = EI$.

$$K = EI$$

K คือ ความแข็งแรงของคาน (Stiffness)

E คือ Modulus of Elasticity ของคาน

I คือ Moment of Inertia ของคาน

3) ระยะโก่ง (Deflection)

ระยะโก่ง (Deflection) หรือการแอ่นของคานจุดใดๆ หมายถึงระยะในแนวตั้งที่จุดนั้นบนเส้นโค้งอีลาสติกที่ เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมก่อนจะรับน้ำหนักนั้น

$$\delta_{max} = \frac{PL^3}{48EI}$$


δ_{max} คือ ระยะโก่ง (Deflection)

P คือ แรงกระทำรวมในแนวตั้ง

L คือ ขนาดคาน (width \times height³ / 12)

E คือ Modulus of Elasticity ของคาน

I คือ Moment of Inertia ของคาน



รูปที่ 2.58 สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการรับแรงคานไม้ประกอบอัดกาว
(ที่มา : ผู้จัดทำ, 2567)

2.4 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องนี้เป็นเพียงแนวทางในการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคาร เพราะในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรฐานที่รองรับเกี่ยวกับโครงสร้างไม้ประกอบอัดกาว จึงใช้การเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลในต่างประเทศเป็นหลัก

2.4.1 มาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย

1) มาตรฐานตามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับประเทศไทย การออกแบบโครงสร้างไม้ สามารถแบ่งได้ 3 ชนิด คือ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อปานกลาง และไม้เนื้อแข็ง การออกแบบจะใช้ค่าอัตราส่วนโมดูลัสความยืดหยุ่นของไม้เนื้อแข็ง เทียบกับไม้เนื้ออ่อน เป็นแนวทางในการออกแบบ

รูปที่ 2.59 มาตรฐานตามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(ที่มา : <https://eit.or.th>, 2567)

ตารางที่ 2.27 อัตราส่วนโมดูลัสความยืดหยุ่นของไม้ชนิดต่างๆ ของประเทศไทย (Modulus of Elasticity Ratio in Different Wood Types of Thailand)

| ประเภทของไม้ | ความเครียด ในการตัด และดึง (ksc.) | ความเครียดอัด (ksc.) | | แรงเฉือนขนานเสี้ยน (ksc.) |
|---------------------|--|-------------------------|---------------|------------------------------|
| | | ขนานเสี้ยน | ตั้งฉากเสี้ยน | |
| ไม้เนื้ออ่อนมาก | 60 | 45 | 12 | 6 |
| ไม้เนื้ออ่อน | 80 | 60 | 16 | 8 |
| ไม้เนื้ออ่อนปานกลาง | 100 | 75 | 22 | 10 |
| ไม้เนื้อแข็ง | 120 | 90 | 30 | 12 |
| ไม้เนื้อแข็งมาก | 150 | 110 | 40 | 15 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.28 มาตรฐานความเครียดตามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(Allowable Stress of E.I.T. Standard)

| ประเภทของไม้ | อัตราส่วนโมดูลัสความยืดหยุ่น | อัตราส่วนโมดูลัสความยืดหยุ่นเทียบกับไม้เนื้ออ่อน |
|---------------------|------------------------------|--|
| ไม้เนื้ออ่อน | 100,000 ksc | 1.00 |
| ไม้เนื้ออ่อนปานกลาง | 120,000 ksc | 1.20 |
| ไม้เนื้อแข็ง | 140,000 ksc | 1.40 |

2) มาตรฐานการทดสอบของวัสดุไม้

มาตรฐานที่ใช้ทดสอบไม้ โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้ในการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุไม้ที่เป็นองค์ประกอบ

รูปที่ 2.60 กรมโยธาธิการและผังเมือง

(ที่มา : <https://www.dpt.go.th>, 2567)

- มยพ. 1221-51 : มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดในแนวตั้งฉากเสี้ยนของไม้
- มยพ. 1222-51 : มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดในแนวขนานเสี้ยนของไม้
- มยพ. 1223-51 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความชื้นของไม้
- มยพ. 1227-51 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของไม้



รูปที่ 2.61 มาตรฐานการทดสอบไม้ โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

(ที่มา : <https://www.dpt.go.th>, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.2 มาตรฐานที่ใช้ในต่างประเทศ

มาตรฐานสากลที่ใช้กับโครงสร้างอาคารส่วนคานไม้ประกอบอัดกาวมีหลายมาตรฐานขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค ตัวอย่างมาตรฐานที่นิยมใช้ ได้แก่

- 1) มาตรฐาน the American Society for Testing and Materials (ASTM)



รูปที่ 2.62 the American Society for Testing and Materials (ASTM)

ตารางที่ 2.29 มาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้องกับไม้โครงสร้าง ของคานไม้ประกอบอัดกาว

| มาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้องกับไม้ ไม้โครงสร้าง และแผ่นไม้ประกอบอัดกาว | |
|--|--|
| ASTM D3737-18e1 | Standard Practice for Establishing Allowable Properties for Structural Glued Laminated Timber (Glulam) |
| ASTM D7341-14 | Standard Practice for Establishing Characteristic Values for Flexural Properties of Structural Glued Laminated Timber by Full-Scale Testing |
| มาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุไม้คอมพอสิต | |
| ASTM D 2065-03 (2017) | Standard Test Method for Determination of Edge Performance of Composite Wood Products Under Surfactant Accelerated Moisture Stress |
| ASTM D5456-18 | Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products |
| ASTM D7031-11 | Standard Guide for Evaluating Mechanical and Physical Properties of Wood-Plastic Composite Products |
| ASTM D7032-17 | Standard Specification for Establishing Performance Ratings for Wood Plastic Composite and Plastic Lumber Deck Boards, Stair Treads, Guards, and |
| ASTM D7857-16 | Standard Test Method for Evaluating the Flexural Properties and Internal Bond Strength of Fire-Retarded Mat-Formed Wood Structural Composite Panels Exposed to Elevated Temperatures |

(ที่มา: โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารามาตรฐานสากล, 2565)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2) มาตรฐาน ISO (the International Organization for Standardization)



รูปที่ 2.63 มาตรฐาน International Organization for Standardization

ตารางที่ 2.30 มาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับไม้ประกอบอัดกาว

| มาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับไม้ประกอบอัดกาว | |
|---|--|
| ISO 12578:2008 (en) | Timber structures - Glued laminated timber - Component performance and production requirements |
| ISO 12579:2007 | Timber structures — Glued laminated timber — Method of test for shear strength of glue lines |
| ISO 12580:2007 | Timber structures — Glued laminated timber — Method of test for glue-line delamination |

(ที่มา: the International Organization for Standardization, 2561)

3) มาตรฐาน Eurocode 5: Design of timber structures



รูปที่ 2.64 มาตรฐาน Eurocode 5: Design of timber structures


EN 1995 Eurocode 5 เป็นมาตรฐานใช้ออกแบบอาคารในฝั่งยุโรป โดยเป็นอาคารที่ทำจากไม้ (ไม้เนื้อแข็ง แปรรูป ไซ หรือในรูปแบบเสา ไม้ลามิเนตติดกาว หรือผลิตภัณฑ์โครงสร้างที่ทำจากไม้) หรือแผงที่ทำจากไม้ที่ต่อเข้าด้วยกันด้วยกาวหรือเชิงกล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.31 มาตรฐาน EN ที่เกี่ยวข้องกับไม้ประกอบอัดกาว

| มาตรฐาน Eurocode 5 ที่เกี่ยวข้องกับไม้ประกอบอัดกาวและไม้โครงสร้างไม้ประกอบอัดกาว | |
|--|--|
| EN 1194 | Timber structures — Glued laminated timber — Strength classes and determination of characteristic values |
| EN 14081-1 | Structural timber |
| EN 14080 | Glulam |

(ที่มา : Design of timber structures – Volume 2, 2560)



รูปที่ 2.65 สรุปมาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ

1) ชื่องานวิจัย : การศึกษาการประยุกต์ใช้ไม้ยางพารากับสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย (A Study of Rubberwood Using in Contemporary Thai Architecture)

ผู้เขียน : นางสาวปานวาด วรเสถียร

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหา : ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ไม้ยางพาราเพื่อพัฒนาเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการศึกษาอัตลักษณ์ไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่มีความเหมาะสมในเชิงบริบทและตอบสนองต่อการใช้งานในปัจจุบัน โดยพบว่าลักษณะการจักสานสามารถนำมาใช้เป็นระบบโครงสร้างที่เข้ากับรูปแบบและรูปทรงสมัยใหม่ของสถาปัตยกรรมได้

2) ชื่องานวิจัย : ไม้ยางในงานสถาปัตยกรรม: โครงการค่ายลูกเสือ (Rubberwood in Architecture: An application to a boy scout center)

ผู้เขียน : อภิสสิทธ์ คันธจันทร์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เนื้อหา : การนำวัสดุทางธรรมชาติมาหมุนเวียนและไม้ที่เลือกก็คือ ไม้ยาง เพราะไม้ยางเป็นไม้ที่มีการหมุนเวียนได้และสามารถนำมาทำเป็นสถาปัตยกรรม จนได้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาออกแบบรอยต่อต่างๆและนำมาประกอบกันจนเกิดตัว module แล้วจึงนำ module ที่ได้นำไปออกแบบตัวอาคาร การวางผังที่ทำให้เกิดการวางรูปซ้ำๆ จากตัว module

3) ชื่องานวิจัย : โครงสร้างไม้ในอาคารสูง (Wooden in High-Rise Building)

ผู้เขียน : ณัฏกร ประจักษ์โคโต

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เนื้อหา : วิธีการศึกษาโดยการทดลองการรับแรงของไม้เพื่อหาชนิดไม้ที่เหมาะสมและมีอยู่ในไทยมาใช้เป็นโครงสร้าง หลังจากนั้นจึงทำการทดลองเพื่อหารูปแบบของโครงสร้างไม้ที่ไม่ใช่การถ่ายแรงแบบระบบเสาคานและสามารถรับแรงอาคารสูงได้ ผลการทดลองทำให้เกิดเครื่องมือในการต่อโครงสร้างตามการรับแรงและการจัดวางฟังก์ชัน จะทำให้เกิดรูปแบบของโครงสร้าง (structure) และรูปแบบของอาคาร (form) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนทำให้เกิดที่ว่าง (space) ตามรูปแบบโครงสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4) **ชื่องานวิจัย** : การประเมินประสิทธิภาพของคานไม้ยางพาราประกอบลามิเนตเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลีเมอร์เสริมเส้นใยภายใต้การดัด (Performance Evaluation of FRP Reinforced Para-Wood Glued Laminated (Glulam) Beams under Flexure)

ผู้เขียน : วรพจน์ ประชาเสรี , เอกรัฐ สมัครรัฐกิจ และ วิริยะ ทองเรือง

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เนื้อหา : จุดประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ก็เพื่อทำการพัฒนาและประเมิน

ค่าคุณสมบัติเชิงกลของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวลามิเนตเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลีเมอร์เสริมเส้นใยแก้วสำหรับก่อสร้างขนาดเล็กและที่พิกอาศัย ผลของรูปแบบรอยต่อและตำแหน่งของการเสริมวัสดุโพลีเมอร์ สำหรับคานประกอบอัดกาวที่ปราศจากการเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลีเมอร์พบว่าคานตัวอย่างเกิดการพิบัติใกล้แนวรอยต่อในด้านรับแรงดิ่ง สำหรับในกรณีของคานประกอบอัดกาวที่มีการเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลีเมอร์ พบการพิบัติของรอยต่อในคานด้านรับแรงดิ่งและตามด้วยการแยกชั้นของวัสดุโพลีเมอร์เสริมกำลัง

5) **ชื่องานวิจัย** : พฤติกรรมการดัดของคานไม้ประกอบอัดกาวจากไม้ยางพาราและไม้อัด (The Bending Behavior of Glulam Wood Beams Made of Rubberwood and Plywood)

ผู้เขียน : ทวีศักดิ์ ทองขวัญ , นันทชัย ชูศิลป์ , เปรมณัช ชุมพร้อม , จุฑามาศ ลักษณะกิจ และ อรุณ ลูกจันทร์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

เนื้อหา : งานวิจัยนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมการรับน้ำหนัก และการแอ่นตัวของ

คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาว เสริมกำลังด้วยไม้อัด โดยนำไม้ยางพาราขนาด 5x2x50 เซนติเมตร มาจัดเรียงติดกัน เสริมกำลังด้วยไม้อัด 5x1x150 เซนติเมตร ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของหน้าตัดคาน การจัดเรียงหน้าตัดมี 2 รูปแบบ คือ วางไม้แนวนอนและวางไม้แนวตั้ง ตามมาตรฐาน ASTM D143 ผลการทดสอบพบว่าไม้ยางพาราประกอบอัดกาวเสริมกำลังด้วยไม้อัดทั้งสองรูปแบบรับน้ำหนักภายใต้แรงดัดได้สูงกว่าคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวที่ไม่มีการเสริมกำลัง คานไม้ประกอบอัดกาวที่ใช้กาวเป็นวัสดุประสานสามารถรับกำลังต้านทานแรงดัดสูงกว่าคานไม้ประกอบอัดกาวที่ใช้กาวร่วมกับตะปูเป็นวัสดุเชื่อมประสาน

6) **ชื่องานวิจัย** : พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานไม้ยางพาราหน้าตัดประกอบเสริมแรงด้วยเส้นไฟเบอร์ (Bending Behavior of Compositd Rubber-Wood Beam Reinforced with Fiber Rods)

ผู้เขียน : อภิสสิทธิ์ ชูช่วยคำ , นันทชัย ชูศิลป์ และมนัส อนุศิริ

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

เนื้อหา : คุณสมบัติการรับแรงดัดของคานด้วยรูปแบบของการเสริมกำลังด้วยเส้นเบอร์ในตำแหน่งที่ต่างกัันพร้อมกับการนำเสนอกรณีวิเคราะห์ความเค้นที่จุดวิกฤตความเค้นที่จุดแตกกร้าว โมคูลัสยืดหยุ่นและหน่วยแรงเฉือนสูงสุด เพื่อใช้ในการประเมินค่ากำลังรับโมเมนต์ดัดสูงสุดผลการทดสอบได้วิเคราะห์นำไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพการรับน้ำหนัก

7) ชื่องานวิจัย : พัฒนาการไม้ประกับกาวในประเทศไทย (Development of glued laminated timber in Thailand)

ผู้เขียน : ศวิษฐ์ พิริยะสุวรรณค์ และ เทิดศักดิ์ เตชะกิจจจร2

มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหา : งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ไม้ประกับกาวในระดับนานาชาติ และในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ พัฒนาการไม้ประกับกาวของประเทศไทยเรื่องไม้ประกับกาว จากการศึกษาพบว่าพัฒนาการงานวิจัยไม้ประกับกาวในประเทศไทยและต่างประเทศ มีความสอดคล้องกัน แต่ในประเทศไทยวิธีการที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง คือวิธีการประกับไม้ในทางเรียงกัน หรือเรียกว่า ไม้ประกับกาว ไม้ที่ถูกใช้ในวิธีการของไม้ประกับกาว มากที่สุดคือ ไม้ยางพารา

2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

1) ชื่องานวิจัย : The behavior of horizontally glued laminated beams using rubber wood

ผู้เขียน : Yashida Nadir และ Praveen Nagarajan

มหาวิทยาลัย : Civil Engineering, National Institute of Technology, India

เนื้อหา : การศึกษาประเมินประสิทธิภาพของข้อต่อความแข็งแรงของกาวไม้และความทนทานของพันธะกาว ผลการทดสอบที่ได้แสดงให้เห็นว่าการเปรียบเทียบไม้ดัดอระหว่างไม้เนื้อแข็งกับไม้ลามิเนตติดกาวในแนวนอนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

2) ชื่องานวิจัย : Factors Affecting Ultimate Strength of Solid and Glulam Timber Beams

ผู้เขียน : Suhaimi Abu Bakar, Abd Latif Saleh

มหาวิทยาลัย : Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia

เนื้อหา : จากการวิจัยความแข็งแรงของโครงสร้างคานกลูลมเทียบเท่ากับโครงสร้างคานแข็ง ฟีนอล ริซอร์ซินอล พอร์มาลดีไฮด์สามารถให้การยึดเกาะและความแข็งแรงเพียงพอสำหรับไม้ในท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อความแข็งแรงของคานแข็งและโครงสร้างคานกลูลมคือความหนาแน่นของไม้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3) **ชื่องานวิจัย** : **Static bending of glulam beams manufactured with rubber wood and epoxy adhesive**

ผู้เขียน : Douglas Lamounier Faria , Mário Scatolino, Julio Soriano

มหาวิทยาลัย : Federal University of Lavras , Federal University of Viçosa, University of Campinas , Federal University of Lavras , Brasil.

เนื้อหา : ที่ได้รับจึงสรุปได้จากความเหมาะสมของไม้ยางพาราสำหรับการผลิตคานกลูแลม คานคอมโพสิตนำเสนอค่าของ MOR (75.14 MPa) และ MOE (8166.79 MPa) ที่เข้ากันได้กับสายพันธุ์ที่ใช้กันทั่วไปในการผลิตคานกลูแลม

4) **ชื่องานวิจัย** : **Flexural behavior of FRP and steel reinforced glulam beams: Experimental and theoretical evaluation**

ผู้เขียน : Huifeng Yang , Weiqing Liu , Weidong Lu , Shijun Zhu

มหาวิทยาลัย : Nanjing Tech University , Nanjing University of Technology

เนื้อหา : งานวิจัยอธิบายโปรแกรมการทดสอบเชิงทดลองและการวิเคราะห์ทางทฤษฎีที่จะตรวจสอบการเสริมแรงในการโค้งงอของคานไม้ลามิเนตที่ติดกาว (กลูแลม) โดยใช้โพลีเมอร์เสริมเส้นใย (FRP) และวัสดุเหล็กในรูปแบบต่างๆ โดยทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดัดงอ ความเครียด แรงดึงของไม้ โดยวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม

5) **ชื่องานวิจัย** : **Advanced wood engineering: Glulam beams**

ผู้เขียน : Camille A. Issa

มหาวิทยาลัย : Lebanese American University ,USA

เนื้อหา : งานวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณสมบัติการดัดงอของคานไม้ลามิเนตระหว่างแบบเสริมกาวและไม้เสริมกาว โดยทำการศึกษาการเสริมแรงสองประเภท คือ การเสริมแรงด้วยแผ่นเหล็กและโพลีเมอร์เสริมคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) ส่วนที่เป็นไม้ทั้งหมดนั้น โดยผลการทดลองพบว่า การเสริมคานสามารถเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของคาน

6) **ชื่องานวิจัย** : **Physical and mechanical behavior of glulam beams produced with rubberwood treated with preservatives**

ผู้เขียน : Douglas Lamounier Faria, Thiago Moreira Cruz, Matheus Cordazzo Dias, Paulo Junio Duarte , Lourival Marin Mendes, José Benedito Guimarães Junior

มหาวิทยาลัย : Universidade Federal de Lavras , Brasil

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เนื้อหา : งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมทางกายภาพและทางกลของไม้ลามิเนตติดกาวพบว่าการบำบัดด้วยสารกันบูดด้วย CCA และ CCB มีอิทธิพลในทางลบต่อค่าของคุณสมบัติทางกล

7) ชื่องานวิจัย : The Glulam Handbook Volume 4


ผู้เขียน : Assembly of riding school frame, Hallstahammar, Sweden

มหาวิทยาลัย : -

เนื้อหา : คู่มือที่รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการใช้ไม้ประกอบอัดกาวในงานก่อสร้างและโครงสร้างอาคารที่มีความครอบคลุมในทุกๆโครงสร้าง ที่สามารถใช้งานด้วยไม้ประกอบอัดกาวได้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.66 แผนภูมิแยกประเภทงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)



รูปที่ 2.67 แผนภูมิแยกประเภทงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(ที่มา : ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.32 สรุปประเภทงานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม

| หัวข้อ | แนวคิดการใช้วัสดุไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร | | แนวคิดการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างวัสดุไม้ | | | | มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร | |
|--------------------|--|---|---|---|--|--|--|-------------------|
| | ประเภทของไม้ประกอบอัดกาวในการก่อสร้างในปัจจุบัน | แนวคิดการใช้วัสดุไม้ประกอบอัดกาวในการโครงสร้างอาคารแบบต่างๆ | แนวคิดการใช้ไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมไม้ประกอบอัดกาว | อาคารกรณีศึกษาการใช้ไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้าง | ประเภทของการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร | ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการรับแรงคานไม้ประกอบอัดกาว | มาตรฐานในประเทศไทย | มาตรฐานต่างประเทศ |
| งานวิจัย | | | | | | | | |
| งานวิจัยในประเทศ | | | | | | | | |
| งานวิจัยที่ 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| งานวิจัยที่ 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| งานวิจัยที่ 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| งานวิจัยที่ 4 | | | | | ● | ● | | ● |
| งานวิจัยที่ 5 | | | | | ● | ● | | ● |
| งานวิจัยที่ 6 | | | | | ● | ● | | ● |
| งานวิจัยที่ 7 | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| งานวิจัยต่างประเทศ | | | | | | | | |
| งานวิจัยที่ 1 | | | | | ● | ● | | ● |
| งานวิจัยที่ 2 | | | | | ● | ● | ● | ● |
| งานวิจัยที่ 3 | | | | | ● | ● | ● | ● |
| งานวิจัยที่ 4 | | | | | ● | ● | ● | ● |
| งานวิจัยที่ 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| งานวิจัยที่ 6 | | | | | | ● | ● | ● |
| งานวิจัยที่ 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

(ที่มา : ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 2.33 สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัย

| ชื่องานวิจัย | มาตรฐานที่ใช้ | รูปแบบคาน | ขนาดคาน | ลักษณะการรับแรง | ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง |
|--|---------------|---|---|-----------------|---------------------|
| งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ | | | | | |
| 1) การศึกษาการประยุกต์ใช้ไม้ยางพารา กับสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย | ASTM | คานโค้ง | 0.25 - 1.30 m | Midspan load | MOR, EI |
| 2) ไม้ยางในงานสถาปัตยกรรม : โครงการค่ายลูกเสือ | - | - | ½"x8", 1"x8", 2"x8", 1"x3", 6"x6" | Midspan load | - |
| 3) โครงสร้างไม้ในอาคารสูง | - | Modul | | Midspan load | - |
| 4) การประเมินประสิทธิภาพของคานไม้ยางพาราประกอบลามิเนตเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลีเมอร์เสริมเส้นใยภายใต้การดัด | ASTM D198-97 | Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) | 7.5 x 16 x 300 ซม., 7.5 x 16 x 350 ซม. | Midspan load | K, EI, MOR, EI, kGA |
| 5) พฤติกรรมการดัดของคานไม้ประกอบอัดจากไม้ยางพาราและไม้อัด | ASTM D143 | Glued | 5x2x50 ซม., 5x1x150 ซม. | Midspan load | K, EI, MOR, EI, |
| 6) พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานไม้ยางพาราหน้าตัดประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยเบอร์ | ASTM | Glulam | 5x2x50 ซม. | Midspan load | K, EI, MOR, EI, kGA |
| 7) พัฒนาการไม้ประกบกันในประเทศไทย | - | Glulam | - | - | - |
| งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ | | | | | |
| 1) The behaviour of horizontally glued laminated beams using rubber wood | ASTM D143-09 | Glulam | 60 x 40 x 830 มม. | Midspan load | K, EI, MOR, EI, kGA |
| 2) Factors Affecting Ultimate Strength of Solid and Glulam Timber Beams | EN | Glulam | 60 มม. x 100 มม. x 1600 มม. | Midspan load | K, EI, MOR, EI, kGA |
| 3) Static bending of glulam beams manufactured with rubber wood and epoxy adhesive | ASTM | Glulam | 25 x 70 มม. and length of 1200 มม. | Midspan load | K, EI, MOR, EI, kGA |
| 4) Flexural behaviour of FRP and steel reinforced glulam beams: Experimental and theoretical evaluation | EN | Glulam, (FRP) and steel materials, Span of 5.7m | 75 x 300 x 31 มม. | Midspan load | K, EI, EI, kGA |
| 5) Advanced wood engineering: Glulam beams | ASTM D198-94 | Glulam, Steel Plate and CFRP. | 176 x 5 x 0.12 ซม. | All | K, EI, MOR, EI, kGA |
| 6) Physical and mechanical behaviour of glulam beams produced with rubberwood treated with preservatives | EN | Glulam | 60 x 20 x 1200 มม. | Midspan load | K, MOR, EI, kGA |
| 7) The Glulam Handbook Volume 4 | ASTM, EN | Glulam | All | All | - |

(ที่มา : ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6. สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย




รูปที่ 2.68 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

(ที่มา : ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.7. กรอบแนวคิดกระบวนการวิจัย



รูปที่ 2.69 กรอบแนวคิดกระบวนการวิจัย

(ที่มา : ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

เครื่องมือและวิธีการดำเนินการ


การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาว ในงานก่อสร้างอาคาร
กรณีศึกษา : ไม้ยางพารา” มีจุดประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลการนำไปใช้และส่งเสริมให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้คานไม้ประกอบอัดกาวที่เป็นไม้ยางพาราให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างอาคาร โดยศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ หรือการวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) และเก็บข้อมูลงานวิจัยต่างๆที่สอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง โดยได้
ดำเนินการวิจัย ดังนี้

- 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.2 การดำเนินการวิจัย
- 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
- 3.4 วิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การศึกษาวิจัยเอกสารเป็นการศึกษา
เอกสารต่างๆ ได้แก่ เอกสารวิชาการในส่วนของ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย บทความเชิงวิชาการ และ
สื่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

3.2 การดำเนินการวิจัย



รูปที่ 3.1 การดำเนินการวิจัย

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

3.3.1 การสร้างเครื่องมือ

กระบวนการสร้างเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกิดจากการนำกรอบแนวคิดในการวิจัยดังกล่าวมาแตกประเด็นและหัวข้อในการจัดลำดับข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล ดังนี้

- 1) สร้างกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
- 2) จัดลำดับความสำคัญของหัวข้อและประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัยโดยการอ้างอิงจากกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3) สร้างเครื่องมือในรูปแบบ ตารางเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลที่คล้ายคลึง หรือแตกต่างกันของข้อมูล

3.3.2 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ

ในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือครั้งนี้ เพื่อให้การจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อและประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งสร้างตารางเปรียบเทียบสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลครั้งตรงตามเนื้อหาและครอบคลุมครบถ้วน โดยมีรูปแบบของการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อ และประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัย และตารางเปรียบเทียบ การใช้งานการรับแรงคานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคาร โดยมีหัวข้อดังนี้

- 1) ลักษณะการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร
 - 1.1) การใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาว
 - 1.1.1) ตำแหน่งการใช้งาน
 - 1.1.2) ระยะขาดช่วง
 - 1.2) รูปแบบคานไม้ประกอบอัดกาว
 - 1.2.1) ชนิดคาน
 - 1.2.2) ขนาดหน้าตัดคาน
 - 1.2.3) การเรียงไม้องค์ประกอบ
- 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาว
 - 2.1) ตำแหน่งจุด Support
 - 2.2) ปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2.1) Modulus of Electricity (MOE)
 - 2.2.2) ความแข็งแกร่งของคาน (Stiffness)
 - 2.2.3) ระยะโก่ง (Deflection)
- 3) วิเคราะห์กรณีศึกษาการแนวทางใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.1 เครื่องมือการสร้างแนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาว

| แนวทางการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคารแบบที่ : | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| ประเด็นศึกษาของคานไม้ประกอบอัดกาว | ลักษณะข้อมูลคานไม้ประกอบอัดกาว | เปรียบเทียบมาตรฐาน | แนวทางการใช้งาน | หมายเหตุ |
| 1) ลักษณะการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร | | | | |
| 1.1) การใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ตำแหน่งการใช้งาน | | | | |
| ระยะพาดช่วง (มม.) | | | | |
| 1.2) รูปแบบคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ชนิดคาน | | | | |
| ขนาดหน้าตัดคาน | | | | |
| การเรียงไม้องค์ประกอบ | | | | |
| 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับแรงในคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ตำแหน่งจุด Support | | | | |
| MOE | | | | |
| Stiffness (EI) | | | | |
| Deflection (δ_{max}) | | | | |

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

3.4 วิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย

สำหรับกระบวนการ หรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ ได้แก่ แนวทางในการเก็บข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ โดย กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตาม ตารางที่ 2.33

3.4.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยทำการเปรียบเทียบและเชื่อมโยงข้อมูลที่ รวบรวมมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อ สารสนเทศ มาจัดลำดับความสำคัญตามคุณลักษณะของข้อมูล ตามหัวข้อการทบทวนวรรณกรรม
- 2) นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหาสำคัญของ ข้อมูลและประเมินผลข้อมูล

3.4.3 วิธีการสรุปผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดให้ออกมาเป็นแนวทางการประ ยุคใช้การรับแรงของคานไม้ประกับอัดทาวในงานโครงสร้างอาคาร โดยทำตารางเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดการประยุกต์ใช้คานไม้ประกอบอัดทาว พร้อมแสดงตัวอย่าง การใช้คู่มือโดยเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาอาคารในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางข้อมูลในการนำไปใช้ และส่งเสริมการใช้คานประกอบอัดทาวสำหรับการรับแรงทางโครงสร้างในอาคาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคาร

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลและทำการรวบรวมมานำข้อมูลที่ได้มาจัดทำใหม่โดยใช้เครื่องมืองานวิจัย

ตารางที่ 4.1 เครื่องมือการสร้างแนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 1

| แนวทางการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคารแบบที่ : 1 | |
|---|---|
|  | |
| ประเด็นศึกษาของคานไม้ประกอบอัดกาว | ลักษณะข้อมูลคานไม้ประกอบอัดกาว |
| 1) ลักษณะการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร | |
| 1.1) การใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาว | |
| ตำแหน่งการใช้งานในอาคาร | คานพื้น : Single Span floor joists Glulam |
| ระยะพาดช่วง (มม.) | 400 |
| 1.2) รูปแบบคานไม้ประกอบอัดกาว | |
| ชนิดคาน | Homogeneous Glulam |
| ขนาดหน้าตัดไม้องค์ประกอบ (มม.) | 70 x 140 |
| การเรียงไม้องค์ประกอบ | Horizontal Glulam |
| 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับแรงในคานไม้ประกอบอัดกาว | |
| ตำแหน่งจุด Support | Simply supported beam, Midspan load |
| MOE | 250,000 |
| Stiffness (EI) | 6.40×10^8 |
| Deflection (δ_{max}) | 2.5×10^{-2} |

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2 เครื่องมือการสร้างแนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 2

| แนวทางการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคารแบบที่ : 2 | |
|---|---|
| | |
| ประเด็นศึกษาของคานไม้ประกอบอัดกาว | ลักษณะข้อมูลคานไม้ประกอบอัดกาว |
| 1) ลักษณะการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร | |
| 1.1) การใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาว | |
| ตำแหน่งการใช้งานในอาคาร | คานหลังคา : Roof Rafters 5° Supporting Roof Load Only |
| ระยะพาดช่วง (มม.) | 300 |
| 1.2) รูปแบบคานไม้ประกอบอัดกาว | |
| ชนิดคาน | Homogeneous Glulam |
| ขนาดหน้าตัดไม้องค์ประกอบ (มม.) | 70 x 160 |
| การเรียงไม้องค์ประกอบ | Horizontal Glulam |
| 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับแรงในคานไม้ประกอบอัดกาว | |
| ตำแหน่งจุด Support | Simply supported beam, Midspan load |
| MOE | 9,313 |
| Stiffness (EI) | 5.08 |
| Deflection (δ_{max}) | 24.7 |

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.3 เครื่องมือการสร้างแนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 3

| แนวทางการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคารแบบที่ : 3 | |
|---|---|
| | |
| ประเด็นศึกษาของคานไม้ประกอบอัดกาว | ลักษณะข้อมูลคานไม้ประกอบอัดกาว |
| 1) ลักษณะการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร | |
| 1.1) การใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาว | |
| ตำแหน่งการใช้งานในอาคาร | คานหลังคา : VERANDA BEAM CONTINUOUS SPAN |
| ระยะพาดช่วง (มม.) | 300 |
| 1.2) รูปแบบคานไม้ประกอบอัดกาว | |
| ชนิดคาน | Homogeneous Glulam |
| ขนาดหน้าตัดไม้องค์ประกอบ (มม.) | 80 x 60 |
| การเรียงไม้องค์ประกอบ | Horizontal Glulam |
| 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับแรงในคานไม้ประกอบอัดกาว | |
| ตำแหน่งจุด Support | Simply supported beam, Midspan load |
| MOE | 21,000 |
| Stiffness (EI) | 7.20 |
| Deflection (δ_{max}) | 18 |

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 การเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใช้งานของคานไม้ประกอบอัดกาว

ขั้นตอนหลังการวิเคราะห์ คือเครื่องมือจากการรวบรวมและทบทวนวรรณกรรม มาผ่านการวิเคราะห์แนวทางการสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร

ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 1

| แนวทางการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคารแบบที่ : 1 | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|--|
| | | | | |
| ประเด็นศึกษาของคานไม้ประกอบอัดกาว | ลักษณะข้อมูลคานไม้ประกอบอัดกาว | เปรียบเทียบมาตรฐาน | แนวทางการใช้งาน | หมายเหตุ |
| 1) ลักษณะการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร | | | | |
| 1.1) การใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ตำแหน่งการใช้งานในอาคาร | คานพื้น : Single Span floor joists Glulam | | ✓ | EN |
| ระยะพาดช่วง (ชม.) | 400 | | ✓ | EN |
| 1.2) รูปแบบคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ชนิดคาน | Homogeneous Glulam | | ✓ | GL28h |
| ขนาดหน้าตัดไม้องค์ประกอบ (มม.) | 70 x 140 | 70 X 190 | ✗ | EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013, GL24h |
| การเรียงไม้องค์ประกอบ | Horizontal Glulam (4 ชั้น) | | ✓ | GL24h, GL28h |
| 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับแรงในคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ตำแหน่งจุด Support | Simply supported beam, Midspan load | | ✓ | EN |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|---|-----------------------------------|
| MOE $\times 10^3$ ksc. | 25,000 | 12,600 | ✓ | EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 |
| Stiffness (EI) $\times 10^6$ psi | 6.40 | 2.2 | ✓ | EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 |
| Deflection (δ_{max}) | 25 | 28 | ✓ | EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 |

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

จากการศึกษาการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวอาคารสามารถเป็นแนวทางแนวทางในการประยุกต์ใช้และเป็นฐานข้อมูลในการนำไปใช้และส่งเสริมให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ของคานไม้ประกอบอัดกาวให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางสถาปัตยกรรม โดยมีแนวทางการใช้ ดังนี้

1) ลักษณะการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร

1.1) การใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาว

1.1.1) ตำแหน่งการใช้งาน

สามารถใช้งานได้ ในตำแหน่ง คานพื้น แบบ Single Span floor joists Glulam สามารถใช้งานได้อ้างอิงตามมาตรฐานของ EN

1.1.2) ระยะพาดช่วง

การใช้งานพาดช่วง 400 ซม. อ้างอิงตามมาตรฐานของ EN เทียบกับรหัส GL28h สามารถใช้งานได้

1.2) รูปแบบคานไม้ประกอบอัดกาว

1.2.1) ชนิดคาน

เป็น Homogeneous Glulam เทียบกับรหัส GL28h ที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN สามารถใช้งานได้

1.2.2) ขนาดหน้าตัดคาน

ขนาดหน้าตัดควรปรับเปลี่ยนให้มีขนาดจาก 70 x 140 มม. เป็น 70 X 190 มม. เทียบกับรหัส GL28h ที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN 1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 หรือ ตารางที่ 2.7 จึงสามารถใช้งานได้

1.2.3) การเรียงไม้องค์ประกอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเรียงไม้องค์ประกอบเป็นแบบ Horizontal Glulam เทียบกับรหัส GL28h หรือ GL26h ที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN สามารถใช้งานได้

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาว

2.1) ตำแหน่งจุด Support

ตำแหน่งจุดรองรับเป็น 2 รองรับ แบบ Simply Supported Beam, Midspan Load สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน EN

2.2) ปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

2.2.1) Modulus of Elasticity (MOE)

ค่า MOE ของคานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 1 เท่ากับ $25,000 \times 10^3$ ksc. สูงกว่าค่ามาตรฐาน $12,600 \times 10^3$ ksc. เมื่อเทียบมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013

2.2.2) ความแข็งแกร่งของคาน (Stiffness)

ค่า Stiffness ของคานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 1 เท่ากับ 6.40×10^6 psi สูงกว่าค่ามาตรฐาน 2.2×10^6 psi เมื่อเทียบมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 แสดงว่าคานไม้ประกอบนี้มีความแข็งแรงเพียงพอ ทำให้สามารถใช้งานได้

2.2.3) ระยะเวลาโก่ง (Deflection)

ค่า Deflection ของคานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 1 เท่ากับ 25 มม. ซึ่งยังไม่เกินค่ามาตรฐาน 28 มม. เมื่อเทียบมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 สามารถทำให้สามารถใช้งานได้

3) วิเคราะห์กรณีศึกษาการแนวทางใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคาร

แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร คือ คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 1 สามารถใช้งานได้โดยมีแนวทางแก้ไข คือ ควรเพิ่มขนาดหน้าตัดจาก 70×170 มม. เป็น 70×190 มม. จึงเหมาะสมกับระยะพาด 400 ซม. อ้างอิงขนาดหน้าตัดไม้้องค์ประกอบจากตารางที่ 2.7

ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 2

| แนวทางการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคารแบบที่ : 2 | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| ประเด็นศึกษาของคานไม้ประกอบอัดกาว | ลักษณะข้อมูลคานไม้ประกอบอัดกาว | เปรียบเทียบมาตรฐาน | แนวทางการใช้งาน | หมายเหตุ |
| 1) ลักษณะการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร | | | | |
| 1.1) การใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ตำแหน่งการใช้งานในอาคาร | คานหลังคา : Roof Rafters 5° Supporting Roof Load Only , Single Span | | ✓ | EN |
| ระยะพาดช่วง (ซม.) | 300 | | ✓ | EN |
| 1.2) รูปแบบคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ชนิดคาน | Homogeneous Glulam | | ✓ | EN |
| ขนาดหน้าตัดไม้องค์ประกอบ (มม.) | 70 x 160 | 45 x 140 | ✓ | EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 |
| การเรียงไม้องค์ประกอบ | Horizontal Glulam (4 ชั้น) | | ✓ | EN |
| 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับแรงในคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ตำแหน่งจุด Support | Simply supported beam, Midspan load | | ✓ | EN |
| MOE x 10 ³ ksc. | 12,313 | 12,600 | ✗ | ASTM D 143 2009 14080:2013 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

| | | | | |
|--|------|-----|---|--|
| Stiffness (EI) x10 ⁶ psi | 2.2 | 2.2 | ✓ | EN1995-1-1:2010-12, ANSI 1177-2015 |
| Deflection (δ_{max}) | 26.7 | 28 | ✓ | EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013, GL28h |

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

จากการศึกษาการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวอาคารสามารถเป็นแนวทางแนวทางในการประยุกต์ใช้และเป็นฐานข้อมูลในการนำไปใช้และส่งเสริมให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ของคานไม้ประกอบอัดกาวให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางสถาปัตยกรรม โดยมีแนวทางการใช้ ดังนี้

1) ลักษณะการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร

1.1) การใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาว

1.1.1) ตำแหน่งการใช้งาน

สามารถใช้งานได้ ในตำแหน่ง คานหลังคา : Roof Rafters 5° Supporting Roof Load Only, Single Span สามารถใช้งานได้อ้างอิงตามมาตรฐานของ EN

1.1.2) ระยะพาดช่วง

การใช้งานพาดช่วง 300 ซม. อ้างอิงตามมาตรฐานของ EN สามารถใช้งานได้

1.2) รูปแบบคานไม้ประกอบอัดกาว

1.2.1) ชนิดคาน

เป็น Homogeneous Glulam ที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN สามารถใช้งานได้

1.2.2) ขนาดหน้าตัดคาน

ขนาดหน้าตัดขนาดของคานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 2 คือ 70 x 160 มม. มีขนาดเพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดมาตรฐาน คือ 45 x 140 มม. อ้างอิงจากตารางที่ 2.12 จึงสามารถใช้งานได้

1.2.3) การเรียงไม้องค์ประกอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเรียงไม้้องค์ประกอบเป็นแบบ Horizontal Glulam เทียบกับมาตรฐาน EN สามารถใช้งานได้

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาว

2.1) ตำแหน่งจุด Support

ตำแหน่งจุดรองรับเป็น 2 รองรับ แบบ Simply supported beam, Midspan load สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน EN

2.2) ปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

2.2.1) Modulus of Elasticity (MOE)

ค่า MOE ของคานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 2 เท่ากับ $11,313 \times 10^3$ ksc. มีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน $12,600 \times 10^3$ ksc เมื่อเทียบมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 จึงจะสามารถใช้งานได้

2.2.2) ความแข็งแรงแรงของคาน (Stiffness)

ค่า Stiffness ของคานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 2 เท่ากับ 2.2×10^6 psi มีค่าเทียบเท่าค่ามาตรฐาน เมื่อเทียบมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 แสดงว่าคานไม้ประกอบนี้มีความแข็งแรงเพียงพอ ทำให้สามารถใช้งานได้

2.2.3) ระยะเวลาโก่ง (Deflection)

ค่า Deflection ของคานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 2 เท่ากับ 26.7 มม. ซึ่งยังไม่เกินค่ามาตรฐาน 28 มม. เมื่อเทียบกับคานไม้ประกอบ GL28h ตามมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 สามารถทำให้สามารถใช้งานได้

3) วิเคราะห์กรณีศึกษาการแนวทางใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคาร

แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร คือ คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 2 สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดหน้าตัดไม้้องค์ประกอบ อ่างอิงขนาดหน้าตัดไม้้องค์ประกอบจากตารางที่ 2.12 แต่มีแนวทางแก้ไข คือ ควรเสริมหรือเปลี่ยนวัสดุที่มีค่า MOE ให้เกินค่าค่ามาตรฐาน $12,600 \times 10^3$ ksc จึงจะสามารถใช้งานได้

ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 3

| แนวทางการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคารแบบที่ : 3 | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| ประเด็นศึกษาของคานไม้ประกอบอัดกาว | ลักษณะข้อมูลคานไม้ประกอบอัดกาว | เปรียบเทียบมาตรฐาน | แนวทางการใช้งาน | หมายเหตุ |
| 1) ลักษณะการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร | | | | |
| 1.1) การใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ตำแหน่งการใช้งานในอาคาร | คานหลังคา : VERANDA BEAM CONTINUOUS SPAN | | ✓ | EN |
| ระยะพาดช่วง (ซม.) | 300 | | ✓ | EN 14080 :2013 |
| 1.2) รูปแบบคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ชนิดคาน | Homogeneous Glulam | | ✓ | EN |
| ขนาดหน้าตัดไม้องค์ประกอบ (มม.) | 80 x 60 | 70 x 140 | ✗ | EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 |
| การเรียงไม้องค์ประกอบ | Horizontal Glulam (9 ชั้น) | | ✓ | EN |
| 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับแรงในคานไม้ประกอบอัดกาว | | | | |
| ตำแหน่งจุด Support | Uniform load | | ✓ | EN |
| MOE x 10 ³ ksc. | 21,000 | 12,600 | ✓ | EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

| | | | | |
|--|------|-----|---|--|
| Stiffness (EI) $\times 10^6$ psi | 7.20 | 2.2 | ✓ | EN 13080 :2013 |
| Deflection (δ_{max}) | 18 | 28 | ✓ | EN1995-1- 1:2010-12, EN 14080:2013, GL28h |

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

จากการศึกษาการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวอาคารสามารถเป็นแนวทางแนวทางในการประยุกต์ใช้และเป็นฐานข้อมูลในการนำไปใช้และส่งเสริมให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ของคานไม้ประกอบอัดกาวให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางสถาปัตยกรรม โดยมีแนวทางการใช้ ดังนี้

1) ลักษณะการใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร

1.1) การใช้งานคานไม้ประกอบอัดกาว

1.1.1) ตำแหน่งการใช้งาน

สามารถใช้งานได้ ในตำแหน่ง คานหลังคา แบบ Veranda Beam Continuous Span สามารถใช้งานได้อ้างอิงตามมาตรฐานของ EN

1.1.2) ระยะพาดช่วง

การใช้งานพาดช่วง 300 ซม. อ้างอิงตามมาตรฐานของ EN 14080 :2013 สามารถใช้งานได้

1.2) รูปแบบคานไม้ประกอบอัดกาว

1.2.1) ชนิดคาน

เป็น Homogeneous Glulam ที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN สามารถใช้งานได้

1.2.2) ขนาดหน้าตัดคาน

ขนาดหน้าตัดขนาดของคานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 3 คือ 80 x 60 มม. มีขนาดไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดมาตรฐาน คือ 70 x 140 มม. เทียบกับมาตรฐาน EN 1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013, GL24h หรือ ตารางที่ 2.15 จึงจะสามารถใช้งานได้

1.2.3) การเรียงไม้องค์ประกอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเรียงไม้องค์ประกอบเป็นแบบ Horizontal Glulam เทียบกับมาตรฐาน EN สามารถใช้งานได้

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาว

2.1) ตำแหน่งจุด Support

ตำแหน่งจุดรองรับเป็น 2 รองรับ แบบ Simply supported beam, Uniform load สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน EN

2.2) ปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

2.2.1) Modulus of Elasticity (MOE)

ค่า MOE ของคานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 3 เท่ากับ $21,000 \times 10^3$ ksc. มีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน $12,600 \times 10^3$ ksc เมื่อเทียบมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 จึงจะสามารถใช้งานได้

2.2.2) ความแข็งแรงแรงของคาน (Stiffness)

ค่า Stiffness ของคานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 3 เท่ากับ 7.20×10^6 psi มีค่าเทียบเท่าค่ามาตรฐาน เมื่อเทียบมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 แสดงว่าคานไม้ประกอบนี้มีความแข็งแรงเพียงพอ ทำให้สามารถใช้งานได้

2.2.3) ระยะโก่ง (Deflection)

ค่า Deflection ของคานไม้ประกอบอัดกาวแบบที่ 3 เท่ากับ 18 มม. ซึ่งยังไม่เกินค่ามาตรฐาน 28 มม. เมื่อเทียบกับคานไม้ประกอบ GL28h ตามมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 สามารถทำให้สามารถใช้งานได้


3) วิเคราะห์กรณีศึกษาการแนวทางใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคาร

แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร คือ คานไม้กรณีศึกษาแบบที่ 3 สามารถใช้งานได้โดยมีแนวทางแก้ไข คือ ควรเพิ่มขนาดหน้าตัดจาก 80×60 มม. เป็น 70×190 มม. จึงเหมาะสมกับระยะพาด 300 ซม. อ้างอิงจากรายที่ 2.15

4.3 การประยุกต์ใช้คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาว

จากการเปรียบเทียบข้อมูลและการวิเคราะห์คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวทั้ง 3 แบบ สามารถสรุปแนวทางการประยุกต์ใช้คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวได้ ดังนี้

4.3.1 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 1



รูปที่ 4.1 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 1
(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

1) ลักษณะการใช้งานของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาว


ลักษณะการใช้งานของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวของแบบที่ 1 มีลักษณะเด่นคือ เป็นคานพื้น แบบ Single Span Floor Joists Glulam สำหรับการใช้งานพาดช่วง 400 ซม. โดยใช้วัสดุไม้องค์ประกอบแบบ Homogeneous Glulam และมีการเรียงไม้องค์ประกอบเป็นแบบ Horizontal Glulam และควรใช้ขนาดหน้าตัดจาก 70 x 140 มม. เป็นขนาด 70 x 190 มม. อ้างอิงจากตารางที่ 2.7 โดยขนาดคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบนี้จะมีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้นทำให้เหมาะสมนำไปใช้ในอาคารที่ต้องการคานไม้หนาและการประกอบของไม้องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นชั้นเล็กจึงง่ายต่อการผลิตที่ใช้ต้นไม้อย่างพาราขนาดเล็กได้

2) ลักษณะการรับแรงของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาว

ลักษณะการรับแรงของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวมีตำแหน่งจุดรองรับจำนวน 2 จุดรองรับ แบบ Simply Supported Beam, Midspan Load ซึ่งเหมาะแก่การใช้เป็นคานที่รับแรงบริเวณกึ่งกลางคาน โดยมีค่าคุณสมบัติ อาทิ ค่า MOE $12,600 \times 10^3$ ksc. ค่า Stiffness 6.40×10^6 psi ค่า Deflection 25 มม. ซึ่งบ่งบอกว่าคานไม้คุณภาพดีเพียงพอในการใช้งานทางโครงสร้างอาคาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.2 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 2



รูปที่ 4.2 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 2

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)


1) ลักษณะของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาว

ลักษณะการใช้งานของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 2 มีลักษณะเด่นคือ เป็นคานหลังคาแบบ Roof Rafters 5° Supporting Roof Load Only , Single Span สำหรับการใช้งานพาดช่วง 300 ซม. โดยใช้วัสดุไม้iongค์ประกอบแบบ Homogeneous Glulam และมีการเรียงไม้iongค์ประกอบเป็นแบบ Horizontal Glulam และควรใช้ขนาดหน้าตัดไม้iongค์ประกอบจาก 70 x 160 มม. ซึ่งเป็นขนาดหน้าตัดไม้iongค์ประกอบที่เพียงพอในการนำไปใช้จึงไม่ต้องปรับแก้ขนาด อ้างอิงขนาดหน้าตัดไม้iongค์ประกอบจากตารางที่ 2.12 โดยขนาดคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบนี้จะมีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้นทำให้เหมาะนำไปใช้ในอาคารที่ต้องการคานไม้หนาและการประกอบของไม้iongค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กจึงง่ายต่อการผลิตที่ใช้ต้นไม้ยางพาราขนาดเล็กได้

2) ลักษณะการรับแรงของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาว

ลักษณะการรับแรงของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวมีตำแหน่งจุดรองรับจำนวน 2 จุดรองรับแบบ Simply Supported Beam, Midspan Load ซึ่งเหมาะแก่การใช้เป็นคานที่รับแรงบริเวณกึ่งกลางคาน โดยมีค่าคุณสมบัติ อาทิ ค่า MOE $12,313 \times 10^3$ ksc.ค่า Stiffness 2.2×10^6 psi ค่า Deflection 26.7 มม. ซึ่งบ่งบอกว่าคานไม้คุณภาพดีเพียงพอในการใช้งานทางโครงสร้างอาคาร

4.3.3 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 3



รูปที่ 4.3 คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 3

(ที่มา: ผู้จัดทำ, 2567)

1) ลักษณะของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาว

ลักษณะการใช้งานของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวของแบบที่ 3 มีลักษณะเด่นคือ เป็น คานหลังคา : Veranda Beam Continuous Span สำหรับการใช้งานพาดช่วง 300 ซม. โดยใช้ วัสดุไม้องค์ประกอบแบบ Homogeneous Glulam และมีการเรียงไม้องค์ประกอบเป็นแบบ Horizontal Glulam และควรใช้ขนาดหน้าตัดไม้องค์ประกอบจาก 60 x 80 มม.เป็นขนาด 70 x 190 มม. อ้างอิงขนาดหน้าตัดจาดตารางที่ 2.15 โดยขนาดคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบนี้จะมี จำนวนชั้นทั้งหมด 9 ชั้นทำให้เหมาะนำไปใช้ในอาคารที่ต้องการคานต้องการความแข็งแรงทาง โครงสร้างสูงเพราะไม้องค์ประกอบซ้อนชั้นจำนวนมากแต่มีความสูงขแรงคานมากจึงไม่เหมาะในอาคาร ที่ต้องการพื้นที่ใต้คานจำนวนมาก

2) ลักษณะการรับแรงของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาว

ลักษณะการรับแรงของคานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวมีตำแหน่งจุดรองรับจำนวน 2 จุดรองรับ แบบ Uniform Load ซึ่งเหมาะแก่การใช้เป็นคานที่รับแรงบริเวณกึ่งกลางคาน โดยมีค่า คุณสมบัติ อาทิ ค่า MOE $21,000 \times 10^3$ ksc.ค่า Stiffness 7.20×10^6 psi ค่า Deflection 18 มม. ซึ่งบ่งบอกว่าคานไม้คุณสมบัติเพียงพอในการใช้งานทางโครงสร้างอาคาร

จากการศึกษาตัวอย่างคานไม้ประกอบอัดกาวทั้ง 3 แบบทำให้เปรียบเทียบการใช้งานที่ แตกต่างกันจะมีหน้าตัดของไม้องค์ประกอบและลักษณะการรับแรงที่แตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่าคานแต่ ละแบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารได้โดยตรวจสอบจาก ตารางสรุปแรงที่กระทำ ระยะพาดช่วง ขนาดหน้าตัดของไม้องค์ประกอบ และค่าความแข็งแรงของคานเทียบกับค่ามาตรฐาน

เป็นสิ่งสำคัญจึงสามารถเกิดเป็นแนวทางการนำไปใช้งานในโครงสร้างอาคารได้ต่อไป เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา

5.1 สรุปผลงานวิจัย

จากการศึกษาการรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวอาคารสามารถเป็นแนวทางในการเป็นฐานข้อมูล ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ในโครงสร้างคานไม้ประกอบอัดกาวในงานโครงสร้างอาคาร โดยสรุปจากทั้งตัวอย่างคานไม้ประกอบอัดกาวทั้ง 3 แบบให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางสถาปัตยกรรม โดยมีแนวทางการใช้ ดังนี้

- 1) แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร คือ คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 1 ที่มีลักษณะเด่น คือ เป็นคานขนาดเล็กสามารถผลิตจากไม้องค์ประกอบจากต้นยางพาราที่มีขนาดเล็กและโตเร็วได้ สามารถใช้งานได้โดยมีแนวทางแก้ไข คือ ควรเพิ่มขนาดหน้าตัดจาก 75×70 มม. เป็น 140×280 มม. จึงเหมาะสมกับระยะพาด 400 ซม. โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.7 จึงจะสามารถใช้งานในงานโครงสร้างอาคารได้
- 2) แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร คือ คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 2 ที่มีลักษณะเด่น คือ เป็นคานขนาดเล็กสามารถผลิตจากไม้องค์ประกอบจากต้นยางพาราที่มีขนาดเล็กและโตเร็วได้ สามารถใช้งานได้โดยมีแนวทางแก้ไข คือ ควรเสริมหรือเปลี่ยนวัสดุที่มีค่า MOE ให้เกินค่ามาตรฐาน $12,600 \times 10^3$ ksc ตามมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 จึงจะสามารถใช้งานในงานโครงสร้างอาคารได้
- 3) แนวทางการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร คือ คานไม้ยางพาราประกอบอัดกาวแบบที่ 3 ที่มีลักษณะเด่นในการใช้งานที่มีรูปแบบการประกอบคานไม้ประกอบอัดกาวจากไม้องค์ประกอบแบบ ที่ใช้ที่มีการซ้อนกันของไม้องค์ประกอบถึง 9 ชั้น ทำให้มีความแข็งแรงในการรับแรงทางโครงสร้างได้มาก สามารถใช้งานได้โดยมีแนวทางแก้ไข คือ ควรเพิ่มขนาดหน้าตัดจาก 80×60 มม. เป็น 70×140 มม. อ้างอิงจากตารางที่ 2.15 จึงเหมาะสมกับระยะพาด 300 ซม. โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบกับ GL28h ตามมาตรฐาน EN1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013 จึงสามารถใช้งานในงานโครงสร้างอาคารได้
- 4) จากการศึกษตัวอย่างคานไม้ประกอบอัดกาวทั้ง 3 แบบทำให้เปรียบเทียบการใช้งานที่แตกต่างกันจะมีหน้าตัดของไม้องค์ประกอบและลักษณะการรับแรงที่แตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่าคานแต่ละแบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารได้โดยตรวจสอบจาก ตารางสรุปแรงที่กระทำ ระยะพาดช่วง ขนาดหน้าตัดของไม้องค์ประกอบ และค่าความแข็งแรงของคานเทียบกับค่ามาตรฐานเป็นสำคัญจึงสามารถเกิดเป็นแนวทางการนำไปใช้งานในโครงสร้างอาคารได้ต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.2 ข้อเสนอแนะ

การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้การรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปใช้และส่งเสริมการใช้คานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคารให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางสถาปัตยกรรม จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านข้อมูลในส่วนมาตรฐานที่ได้ทำการศึกษาในประเทศไทยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะทำการศึกษาโดยละเอียด จึงเป็นอุปสรรคในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และใช้เครื่องมือ หากสามารถศึกษาข้อมูลในส่วนนี้ได้ จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ให้สมบูรณ์มากขึ้น
- 2) การศึกษาจาก การรับแรงของคานไม้ประกอบอัดกาวในโครงสร้างอาคาร เป็นการรวบรวมที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางและฐานข้อมูลเบื้องต้นให้มีความครอบคลุมเท่านั้น ผู้วิจัยจึงยินดีที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากงานวิจัยนี้ไปต่อยอดกับพัฒนาการประยุกต์เพื่อใช้งานที่มีความพิเศษ หรือเฉพาะทางกว่านี้ได้
- 3) ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการศึกษาวิจัยเนื่องจากงานวิจัยนี้จัดทำเพื่อปรับปรุงงานวิจัยอีกชุดหนึ่งจึงมีความสอดคล้องของข้อมูลที่ยังไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควร จึงต้องขอภัยหากมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และพร้อมยอมรับความคิดเห็นแตกต่างเพิ่มเติมจากผู้ที่สนใจต้องการศึกษาในหัวข้อนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- ณัชกร ประจักษ์โต. (2561). **โครงสร้างไม้ในอาคารสูง**, สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567
- ทวีศักดิ์ ทองขวัญ, นันทชัย ชูศิลป์, เปรมณัช ชุมพร้อม, จุฑามาศ ลักษณะกิจ และ อรุณ ลูกจันทร์. (2566). **พฤติกรรมการตัดของคานไม้ประกอบอัดกาวจากไม้ยางพาราและไม้อัด**, สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2567
- ปนิพันธ์ สุนทรรักษ์, รศ.ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และ รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ. (2559). **การพัฒนาแผ่นประกอบชนิดอัดราบจากยางพาราผสมเยื่อกระดาษเหลือใช้เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอาคาร**, สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2567
- ปานวาด วรเสถียร และ ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์. (2562). **แนวทางการออกแบบเพื่อนำเสนอรูปแบบการจักสานของไทยเพื่อประยุกต์ใช้ไม้ยางพาราในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย**, สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566
- พีรณิธิ อักษร. (2016). **คานไม้อัดกาวสำหรับงานโครงสร้างไม้ช่วงยาวในประเทศไทย**, สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567
- วรพจน์ ประชาเสรี, เอกรัฐ สมัครรัฐกิจ และ วิริยะ ทองเรือง. (2553). **การประเมินประสิทธิภาพของคานไม้ยางพาราประกอบลามิเนตเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลีเมอร์เสริมเส้นใยภายใต้การตัด**, สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566
- อาดิล นียมเดชา, นันทชัย ชูศิลป์ และ จรุงญู เจริญเนตรกุล. (2022). **พฤติกรรมการวิบัติของคานไม้ยางพาราประกอบติดกาวเสริมกำลังด้วยเส้นใยพอลิเมอร์**, สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567
- อานนท์ วงษ์แก้ว. (2561). **การศึกษาคุณสมบัติของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกในภาคตะวันออกเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง**, สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567
- อภิสิทธิ์ คันธจันทร์. (2560). **ไม้ยางในงานสถาปัตยกรรม: โครงการค่ายลูกเสือ**, สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2566
- Binderholz GmbH Glulam factory. (2020). **BINDERHOLZ GLULAM GLT**, สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2567
- Buckland Timber Ltd. (2024). **TECHNICAL INFORMATION**, สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2567
- Camille A. Issa. (2021). **Advanced wood engineering: Glulam beams**, สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 256
- HASSLACHER group. (2021). **Glued laminated timber**, สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2567

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม (ต่อ)

- Huifeng Yang, Weiqing Liu, Weidong Lu and Shijun Zhu. (2559). **Flexural behavior of FRP and steel reinforced glulam beams: Experimental and theoretical evaluation**, สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2567
- Lidan Mei, Nan Guo, Ling Li, Hongliang Zuo and Yan Zhao. (2021). **Study on flexural performance of prestressed glulam continuous beams under control influence**, สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2567.
- M.J. Guan and E.C. Zhu. (2007). **Flexural properties of bamboo sliver laminated lumber under different hygrothermal conditions**, สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2567
- Suhaimi Abu Bakar, Abd Latif Saleh, Zainai B Mohamed. (2004). **FACTORS AFFECTING ULTIMATE STRENGTH OF SOLID AND GLULAM TIMBER BEAMS**, สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2567
- Swedish Wood. (2022). **Design of timber structures**, สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2567
- The Engineered Wood Association. (2004). **GLUED LAMINATED TIMBER BEAM DESIGN TABLES**, สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2567
- The Engineered Wood Association. (2017). **GLULAM PRODUCT GUIDE**, สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2567
- Wright Forest Products. (2021). **Design guide and span tables**, สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2567
- Woraphot Prachasaree, Suchart Limkatanyu. (2013). **PERFORMANCE EVALUATION OF FRP REINFORCED PARA WOOD GLUED LAMINATED BEAMS**, สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2567
- W.Q. Liu & H.F. Yang, F.Q. Dong, and D.M. Jiang. (2007). **Experimental study on flexural behavior of glulam and laminated veneer lumber beams**, สืบค้นเมื่อ 23 มกราคม 2567
- Yan Xiao, Masafumi Inoue and Shyam K. Paudel. (2007). **Modern Bamboo Structures**, สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล จักรกฤษณ์ โรจน์พานิชกิจ

วัน เดือน ปีเกิด 27 มีนาคม 2543 จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ 38 ถ.อ่างศิลา – บางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประวัติการศึกษา

2566 ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงาน

2565 นักศึกษาฝึกงาน บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด

2566-2567 สถาปนิก บริษัท ลูกสาวและลูกชาย จำกัด

ผลงานวิจัย

2566 จักรกฤษณ์ โรจน์พานิชกิจ. 2566.” แนวทางการใช้คนไม้ประกอบอัดกาว ในงาน
โครงสร้างอาคาร กรณีศึกษา : ไม้ยางพารา” วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
เขตร้อน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปีการศึกษา 2566

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้