

# การศึกษาจลนพลศาสตร์การตกผลึกและสัณฐานวิทยา ของเส้นใยเชิงเดี่ยวโพรพอลิโพรพิลีน

## Crystallization Kinetics and Morphology of Polypropylene mono-Filament Foam

พิรพจน์ เพทายพนากิจ ณิชฐพงษ์ เชื้อพล สุรัตน์ อารีรัตน์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาจลนพลศาสตร์การตกผลึกของเส้นใยเชิงเดี่ยว และ โพรพอลิโพรพิลีน โดยโพรพอลิโพรพิลีนจะถูกหลอมอัดรีดและขึ้นรูปเป็นเส้นใยเชิงเดี่ยวด้วยเครื่องอัดรีดที่อุณหภูมิ 190 °C มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 550  $\mu\text{m}$  จากนั้นนำมาเตรียมโฟม โดยกระบวนการเกิดโฟมแบบกะใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤตเป็นสารเกิดฟองทางกายภาพและเวลาอิมมัตวเท่ากับ 20 min ที่อุณหภูมิการเกิดโฟม 165, 170, และ 175 °C และความดันอิมมัตว 100, 120 และ 140 bar จากผลการทดลองพบว่าเส้นใยเชิงเดี่ยวโพรพอลิโพรพิลีน โพรพอลิโพรพิลีนที่มีช่วงอุณหภูมิการเกิดโฟมแคบในช่วงประมาณ 5 °C พบว่าโพรพอลิโพรพิลีนที่ขึ้นรูปด้วยอุณหภูมิ 170 °C และความดันอิมมัตว 140 bar ได้สัดส่วนการขยายตัวเป็น 1.06 เท่า จากการวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimetry (DSC) พบว่าเส้นใยเชิงเดี่ยวโพรพอลิโพรพิลีนและโพรพอลิโพรพิลีนโฟมมีองศาความเป็นผลึก 35% และ 22.5% ตามลำดับ ซึ่งองศาความเป็นผลึกที่ลดลงสามารถอธิบายได้จากการแข่งขันระหว่างการเกิดโฟมและการตกผลึกของเส้นใยเชิงเดี่ยวโพรพอลิโพรพิลีน โดยที่เส้นใยเชิงเดี่ยวโพรพอลิโพรพิลีนและโพรพอลิโพรพิลีนโฟมมีช่วงอุณหภูมิการตกผลึกและอัตราการตกผลึกที่แตกต่างกัน

**คำสำคัญ :** เส้นใยเชิงเดี่ยวโพรพอลิโพรพิลีน โพรพอลิโพรพิลีน การตกผลึก สมการของ Avrami

### Abstract

This research studied the crystallization kinetics of polypropylene mono-filaments and their foams. Polypropylene mono-filament with a diameter of 550  $\mu\text{m}$  was prepared by free-falling extrusion process at 190 °C. The prepared polypropylene mono-filament samples were subsequently foamed by a batch foaming process using sc-CO<sub>2</sub> as a blowing agent at foaming temperatures of 165, 170, and 175 °C and saturated pressures of 100, 120 and 140 bar. The results show that the polypropylene mono-filament foam has narrow foaming temperature range of 5 °C. The polypropylene mono-filaments foam was prepared at a foaming temperature of 170 °C and a saturated pressure of 140 bar had expanded foam with an expansion ratio of 1.06. The thermal analysis by Differential Scanning Calorimetry (DSC) illustrated that the polypropylene mono-filament and its foam had degree of crystallinity of about 35% and 22.5%, respectively. The reduction of crystallinity can be explained by competition between crystallization and foaming processes where the crystallization temperature range and crystallization rate of the polypropylene mono-filament and its foam are different.

**Keywords :** Polypropylene, Mono-filament, Foam, Crystallization, Avrami's equation

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. บทนำ

พอลิโพรพิลีน (PP) เป็นพอลิเมอร์กึ่งผลึก (Semi-crystalline) มีสมบัติที่สำคัญ คือ น้ำหนักเบา จุดหลอมเหลวสูง เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีแม้ที่อุณหภูมิสูง ทนต่อสารเคมีได้ดี นอกจากนี้ยังให้ค่าความแข็ง (Stiffness) ความแข็งแรง (Strength) ที่เหมาะสมทำให้สามารถใช้งานในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย พอลิโพรพิลีนสามารถขึ้นรูปเป็นเส้นใยเชิงเดี่ยว (Mono-filament) ด้วยความร้อนผ่านเครื่องอัดรีด (Extrusion) และหัวใด (Die) จากนั้นจะลดอุณหภูมิด้วยการหล่อเย็นทำให้เกิดการตกผลึกซึ่งมี 2 ขั้นตอน คือ การเกิดนิวเคลียส และการเติบโตของผลึก [1] โดยเส้นใยเชิงเดี่ยวนิยมใช้ทำเป็นฉนวนความร้อนบรรจุภัณฑ์ และใช้เป็นวัสดุประกอบ


การขึ้นรูปพอลิเมอร์ให้มีโครงสร้างเป็นรูพรุนแบบโฟมมีข้อดีคือ น้ำหนักและความหนาแน่นของชิ้นงานลดลง ใช้เป็นฉนวนความร้อนได้ดี ช่วยลดต้นทุนเพราะใช้วัสดุน้อยลง พอลิเมอร์ที่นิยมนำมาทำเป็น โฟม เช่น พอลิสไตรีน (PS) พอลิเอทิลีน (PE) พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) เป็นต้น ซึ่งมีข้อดีคือ ราคาถูก มีความเสถียรต่ออุณหภูมิ ทนทานต่อสารเคมี สามารถใช้งานได้หลายกระบวนการ อย่างไรก็ตามพอลิเมอร์เหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดด้านคุณสมบัติทางกายภาพทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประยุกต์ในการใช้งานของโฟม [2] ซึ่งพอลิโพรพิลีนสามารถใช้แทนเทอร์โมพลาสติกที่กล่าวข้างต้น เนื่องจากพอลิโพรพิลีนมีความแข็งแรง ช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง และมีความเสถียรต่ออุณหภูมิดีกว่าพอลิเอทิลีนและพอลิสไตรีน โฟม [3] อย่างไรก็ตามจากการศึกษายานวิจัย

อื่นๆ พบว่าการขึ้นรูปโฟมของพอลิโพรพิลีนทำได้ยากซึ่งมีสองสาเหตุสำคัญคือ พอลิโพรพิลีนเป็นพอลิเมอร์กึ่งผลึกที่ตกผลึกเร็ว ทำให้ช่วงอุณหภูมิการเกิดโฟมแคบ และความแข็งแรงของพอลิเมอร์ที่หลอมละลายต่ำ ทำให้ผนังของเซลล์แตกระหว่างการขึ้นรูปโฟมและได้ฟองแก๊สขนาดไม่เหมาะสม [4]

กระบวนการเกิดโฟมในเส้นใยเชิงเดี่ยวของพอลิเมอร์กึ่งผลึกโดยใช้สารเกิดฟองทางกายภาพแสดงในรูปที่ 1 มี 4 ขั้นตอน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

- 1) การละลายของแก๊สที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิหลอมเหลวทำให้แก๊สละลายในพอลิเมอร์ และทำให้ผลึกส่วนหนึ่งของพอลิเมอร์แบบกึ่งผลึกหลอมเหลวไป
- 2) การเกิดนิวเคลียสเกิดจากการรบกวนสมดุลของระบบด้วยวิธีทางเทอร์โมไดนามิกส์โดยการเพิ่มอุณหภูมิหรือการลดความดันของระบบ
- 3) การเติบโตของฟองแก๊สเกิดจากการแพร่ของแก๊สที่ละลายอยู่ในพอลิเมอร์เข้าสู่นิวเคลียสด้วยความแตกต่างของความเข้มข้น
- 4) การคงสภาพของฟองแก๊สเกิดจากการที่สารเกิดฟองแพร่ออกสู่บรรยากาศและในขณะที่เดียวกันนั้นอากาศภายนอกเข้ามาแทนที่สารเกิดฟองภายในโครงสร้างโฟม

เนื่องจากการขยายตัวของฟองแก๊สระหว่างกระบวนการเกิดโฟมสำหรับพอลิเมอร์แบบกึ่งผลึกเมื่ออุณหภูมิลดลงและเกิดการตกผลึกร่วมด้วย ทำให้ฟองแก๊สไม่สามารถขยายตัวได้อย่างอิสระ [5] จากการศึกษาของงานวิจัยของ S. Doroudiani และคณะ [6] ที่ศึกษาผลขององค์ความเป็นผลึกกับความสามารถในการเกิดโฟมของพอลิเมอร์กึ่งผลึก พบว่าองค์ความเป็นผลึกของพอลิเมอร์



รูปที่ 1 กระบวนการเกิดโฟมในเส้นใยของพอลิเมอร์กึ่งผลึกโดยใช้สารเกิดฟองทางกายภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กึ่งผลึกเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อความสามารถในการเกิด โฟมของวัสดุ และจากงานวิจัยของ X. Chunling และคณะ [3] ที่ศึกษาจลนพลศาสตร์การตกผลึกของพอลิโพรพิลีน ผสมพอลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูง พบว่าพอลิเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการตกผลึก พอลิโพรพิลีนทำให้ได้โฟมที่มีขนาดเซลล์สม่ำเสมอ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงศึกษาจลนพลศาสตร์การตกผลึกและสัณฐาน วิทยาของเส้นใยเชิงเดี่ยว โฟมพอลิโพรพิลีน สำหรับนำไป ช่วยปรับปรุงกระบวนการเตรียมโฟมพอลิโพรพิลีน ใน ลักษณะเส้นใยเชิงเดี่ยว

## 2. การทดลอง

### 2.1 วัสดุและสารเคมี

พอลิโพรพิลีนมีค่าดัชนีการไหล (MFI) 11 g/ 10 min และความหนาแน่น 0.9 g/cm<sup>3</sup> จากบริษัท Japan Polypropylene Corporation และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 99.95 % จากบริษัท United Industrial Gas

### 2.2 ขั้นตอนการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง


1. ขึ้นรูปพอลิโพรพิลีนเป็นเส้นใยเชิงเดี่ยวด้วย เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ที่อุณหภูมิหัวใด 190 °C ความเร็ว รอบของเกียร์ปั๊ม 10 rpm และเส้นผ่านศูนย์กลางของ ออร์ฟิซที่หัวใดขนาด 900 μm

2. เตรียมโฟมด้วยชุดอุปกรณ์การขึ้นรูป โฟม แบบกะดังรูปที่ 2 โดยบรรจุเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนใน เครื่องปฏิกรณ์แบบกะเพื่อเตรียม โฟม ด้วย คาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤตที่อุณหภูมิ 165, 170, และ 175 °C ความดันอิ่มตัว 100, 120 และ 140 bar เวลาอิ่มตัว 20 min จากนั้นลดความดันด้วยเวลา 3-5 s จนเข้าสู่ ความดันบรรยากาศ

3. นำโฟมที่ได้วิเคราะห์สัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM) ยี่ห้อ ZEISS รุ่น MA10

4. นำเส้นใยเชิงเดี่ยวและโฟมพอลิโพรพิลีน วิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อน เช่น เอนทัลปีของการ หลอมเหลว อุณหภูมิการตกผลึก ด้วยเครื่อง DSC

รุ่น Pyris Diamond DSC ในช่วงอุณหภูมิ 50 - 200 °C ด้วย อัตราการเพิ่มและลดอุณหภูมิ 10 °C/min ภายใต้บรรยากาศ ของแก๊สไนโตรเจน




1. ถังแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 2. ปั๊มอัดแรงดัน (รุ่น Syringe Pump Isco Model 260D) 3. ภาชนะทนแรงดันสูง (Taiatsu Techno) 4. ขดลวดความร้อน 5. อ่างน้ำมัน ซิลิโคน 6. วาล์วไล่อากาศ 7. เครื่องปั่นกว

รูปที่ 2 การขึ้นรูปเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนเป็นโฟม

## 3. ผลการทดลองและการอภิปราย


### 3.1 ผลของอุณหภูมิการทำโฟมต่อสัณฐานวิทยาของ โฟมพอลิโพรพิลีน

จากรูปที่ 3 แสดงผลของอุณหภูมิการเกิดโฟมต่อ สัณฐานวิทยาของโฟมพอลิโพรพิลีน พบว่ากรณีที่ใช้ อุณหภูมิการเกิดโฟม 165 °C ไม่เกิดฟองแก๊ส แต่เมื่อเพิ่ม อุณหภูมิการเกิดโฟมเป็น 170 °C พบว่าได้โฟมที่มีฟอง แก๊สขนาดเล็กและกระจายตัวอยู่ภายใน โครงสร้าง เนื่องจากการเกิดโฟมของพอลิเมอร์แบบกึ่งผลึกจะเกิดฟอง แก๊สในส่วนที่เป็นอสัณฐาน (Amorphous) เท่านั้น แต่ สำหรับกรณีที่ใช้อุณหภูมิการเกิดโฟม 175 °C พบว่าโฟมที่ ได้ได้เสีรูปร่างของเส้นใยเชิงเดี่ยว เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ เกินอุณหภูมิหลอมเหลวของพอลิโพรพิลีน ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ Zhi-Mei X. และคณะ [7] ที่รายงานว่า อุณหภูมิการเกิด โฟมของพอลิโพรพิลีนอยู่ในช่วงแถบ ระหว่าง 4-5 °C ในช่วงความดัน 100-140 bar



รูปที่ 3 ไมโครกราฟของโฟมพอลิโพรพิลีนที่อุณหภูมิการ เกิดโฟม a) 165 และ b) 170 °C ความดันอิ่มตัว 140 bar เวลาอิ่มตัว 20 min และเวลาการลดความดัน 3-5 s ที่ กำลังขยาย 2,000 เท่า


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4 ไมโครกราฟของโฟมพอลิโพรพิลีนที่ความดันอิมตัว a) 100, b) 120 และ c) 140 bar อุณหภูมิการเกิดโฟม 170 °C เวลาอิมตัว 20 min และอัตราการลดความดัน 3-5 s ที่กำลังขยาย 2,000 และ 10,000 เท่า

3.2 ผลของความดันอิมตัวต่อลักษณะวิทยาของ โฟมพอลิโพรพิลีน

จากรูปที่ 4 แสดงผลของความดันอิมตัวต่อ ลักษณะวิทยาของโฟมพอลิโพรพิลีน พบว่าเมื่อเพิ่มความดันอิมตัวจะทำให้ฟองแก๊สกระจายตัวในอยู่ภายใน โครงสร้างได้มากขึ้นและสอดคล้องกับสัดส่วนการขยายตัวดังรูปที่ 5 ซึ่งกรณีที่ใช้ความดันอิมตัว 140 bar ได้ สัดส่วนการขยายตัวสูงสุดคือ 1.06 เท่า เนื่องจากการเพิ่มความดันอิมตัวจะทำให้ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารเกิดฟองทางกายภาพละลายในพอลิเมอร์ได้ เพิ่มขึ้นและทำให้เกิดฟองแก๊สได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Zhi-Mei X. และคณะ [7]



รูปที่ 5 ผลของความดันอิมตัวต่อสัดส่วนการขยายตัวของ โฟมพอลิโพรพิลีนที่อุณหภูมิการเกิดโฟม 170 °C เวลา อิมตัว 20 min และเวลาการลดความดัน 3-5 s


3.3 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของเส้นใยเชิงเดี่ยว และโฟมพอลิโพรพิลีน

การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ ด้วย DSC สามารถนำไปคำนวณของสาคความเป็นผลึกของ พอลิเมอร์ (Degree of Crystallinity,  $X_c$ ) ซึ่งเป็นสัดส่วนของ

เอนทัลปีของการหลอมเหลวของวัสดุใด ๆ ( $\Delta H_{f,m}$ ) เปรียบเทียบกับเอนทัลปีของการหลอมเหลวของวัสดุที่มี องศาความเป็นผลึกที่ 100% ( $\Delta H_f^0$ ) [8] ดังแสดงใน สมการที่ (1)

$$X_c = \frac{\Delta H_{f,m}}{\Delta H_f^0} \tag{1}$$

ซึ่งพอลิโพรพิลีนมีค่า  $\Delta H_f^0 = 207.1 \text{ J/g}$  [9]



รูปที่ 6 องศาความเป็นผลึกของเส้นใยเชิงเดี่ยวและโฟม พอลิโพรพิลีนที่ความดันอิมตัวต่าง ๆ อุณหภูมิการเกิดโฟม 170 °C เวลาอิมตัว 20 min และเวลาการลดความดัน 3-5 s

จากรูปที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์องศาความเป็น ผลึกพบว่าเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนที่ใช้อุณหภูมิใน การขึ้นรูป 190 °C และที่ความเร็วรอบของเกียร์บีบคั่งที่ เท่ากับ 10 rpm ในการอัดรีดขึ้นรูป มีองศาความเป็นผลึก เท่ากับ 35% เมื่อนำเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนเตรียมเป็น โฟมที่อุณหภูมิ 170 °C ความดันอิมตัว 100 bar เวลาอิมตัว 20 min และปล่อยความดันด้วยเวลา 3-5 s พบว่ามีองศา ความเป็นผลึกลดลงเหลือ 23% เมื่อเพิ่มความดันอิมตัวเป็น 120 และ 140 bar ได้องศาความเป็นผลึก 26% และ 22% ตามลำดับ เพราะกระบวนการเกิดโฟมที่อุณหภูมิใกล้กับ


อุณหภูมิหลอมเหลวทำให้ผลึกส่วนหนึ่งของพอลิโพรพิลีน หลอมเหลวไป และเมื่อระบายความร้อนของระบบด้วยวิธีทาง เทอร์โมไดนามิกส์ โดยการลดความดันเพื่อทำให้เกิดฟอง แก๊สของโพรเม ส่งผลให้อุณหภูมิลดลงและเกิดกระบวนการตก ผลึกใหม่ไปพร้อม ๆ กันทำให้การโตของผลึกไม่สามารถ เกิดได้อย่างอิสระ เนื่องจากการขยายตัวของฟองแก๊ส ดังนั้นโอกาสความเป็นผลึกของโพรเมพอลิโพรพิลีนจึงลดลง

จากการวิเคราะห์กระบวนการตกผลึกของเส้นใย เชิงเดี่ยวและโพรเมพอลิโพรพิลีนดังตารางที่ 1 พบว่า อุณหภูมิการตกผลึกของเส้นใยเชิงเดี่ยวและโพรเม พอลิโพรพิลีนมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อวิเคราะห์ช่วง อุณหภูมิการตกผลึกดังรูปที่ 7 พบว่าเส้นใยเชิงเดี่ยว พอลิโพรพิลีนและโพรเมมีช่วงอุณหภูมิการตกผลึกที่ต่างกัน ซึ่งแสดงว่าเส้นใยเชิงเดี่ยวและโพรเมพอลิโพรพิลีนมี พฤติกรรมการตกผลึกที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 1 อุณหภูมิการตกผลึกของโพรเมเส้นใยเชิงเดี่ยว พอลิโพรพิลีนที่อุณหภูมิการเกิดโพรเม 170 °C เวลาอิมมัว 20 min และเวลาการลดความดัน 3-5 s

ความดันอิมมัว (bar)	อุณหภูมิตกผลึก (°C)
100	115.18
120	115.01
140	115.16

\* เส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนมีอุณหภูมิการตกผลึก เท่ากับ 115.34 °C



รูปที่ 7 ช่วงอุณหภูมิการตกผลึกของเส้นใยเชิงเดี่ยวและ โพรเมพอลิโพรพิลีนที่ความดันอิมมัวต่าง ๆ อุณหภูมิการเกิด โพรเม 170 °C เวลาอิมมัว 20 min และเวลาการลดความดัน 3-5 s

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาจลนพลศาสตร์ การตกผลึกของวัสดุด้วยสมบัติเชิงความร้อนแบบอุณหภูมิ ไม่คงที่ ซึ่งใช้ค่าความเป็นผลึกสัมพัทธ์ (Relative Crystallinity,  $X_r$ ) ที่อุณหภูมิ  $T$  และสามารถแปลงเป็น กระบวนการตกผลึกแบบอุณหภูมิคงที่ได้จาก ความสัมพันธ์ของอัตราการลดอุณหภูมิ ( $\varphi$ ) ได้ดังนี้ [8]

$$X_r = \frac{\int_{T_0}^T (dH/dT)dT}{\int_{T_0}^T (dH/dT)dT} \quad (2)$$

$$\varphi = (T_0 - T)/t \quad (3)$$


เมื่อ  $\int_{T_0}^T (dH/dT)dT$  และ  $\int_{T_0}^T (dH/dT)dT$  คือ อัตราการ เปลี่ยนแปลงพลังงานการตกผลึกต่ออัตราการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิจากอุณหภูมิ  $T_0$  ถึงอุณหภูมิ  $T$  และจากอุณหภูมิ  $T_0$  ถึงอุณหภูมิ  $T_\infty$  ที่ค่า  $X_r$  เท่ากับ 1 ตามลำดับ

ซึ่งสมการที่ใช้วิเคราะห์จลนพลศาสตร์ของการ ตกผลึกแบบอุณหภูมิคงที่โดยทั่วไปคือ สมการของ Avrami [8] ดังสมการที่ (4)

$$\log(-\ln(1 - X_r)) = \log K + n \log t \quad (4)$$

$K$  คือ ค่าคงที่อัตราการตกผลึกของวัสดุ และ  $n$  คือดัชนี ของ Avrami แสดงถึงรูปร่างของผลึก สามารถประมาณค่า ได้จากความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง  $\log(-\ln(1-X_r))$  กับ  $\log t$  ที่มีความชันเป็นค่าคงที่  $n$  และจุดตัดแกน  $y$  เป็นเป็น ค่าคงที่  $\log K$

จากรูปที่ 8 พบว่าเวลาการตกผลึกของเส้นใย เชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนนานกว่าโพรเม ซึ่งสอดคล้องกับผล การวิเคราะห์จลนพลศาสตร์การตกผลึกโดยใช้สมการของ Avrami ดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดงดัชนีของ Avrami และ ค่าคงที่อัตราการตกผลึก พบว่าดัชนีของ Avrami ของเส้น ใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนและโพรเมมีค่าประมาณ 1.3- 1.4 แสดงว่าเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนและโพรเมมีการตก ผลึกแบบ 1 มิติ แต่เมื่อพิจารณาค่าคงที่อัตราการตกผลึก ของเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนและโพรเม พบว่าค่าคงที่ อัตราการตกผลึกของโพรเมมีค่ามากกว่าเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิ โพรพิลีน เพราะกระบวนการเกิดโพรเมโดยใช้ คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเกิดฟองทางกายภาพทำให้ กระบวนการตกผลึกเกิดได้เร็วขึ้น เนื่องจากการละลายแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ในพอลิโพรพิลีนจะช่วยเพิ่ม Free volume ทำให้พอลิโพรพิลีนสามารถตกผลึกได้เร็วขึ้น [10]



รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นผลึกสัมพัทธ์กับเวลาของเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีน และ โฟมพอลิโพรพิลีนที่ความดันอิมตัว 100, 120 และ 140 bar ตามลำดับ อุณหภูมิการเกิดโฟม 170 °C เวลาอิมตัว 20 min และเวลาการลดความดัน 3-5 s

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ Avrami ของโฟมเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนที่อุณหภูมิการเกิดโฟม 170 °C เวลาอิมตัว 20 min และเวลาการลดความดัน 3-5 s

ความดันอิมตัว (bar)	<i>n</i>	log <i>K</i>
100	1.3	0.3080
120	1.2	0.3137
140	1.2	0.3314

\* เส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนมีดัชนีของ Avrami และค่าคงที่อัตราการตกผลึกเท่ากับ 1.3 และ 0.3079 ตามลำดับ

#### 4. สรุปผลการทดลอง

การศึกษายานพลศาสตร์การตกผลึกของเส้นใยเชิงเดี่ยวและโฟมพอลิโพรพิลีน จากผลการทดลองพบว่าเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีน โฟมมีช่วงอุณหภูมิการเกิดโฟมแคบและมีสัดส่วนการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อความดันอิมตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มความดันอิมตัวจะทำให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในพอลิเมอร์ได้เพิ่มขึ้นทำให้เกิดฟองแก๊สได้มากขึ้น และจากการวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนเพื่อศึกษายานพลศาสตร์การตกผลึกของเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีนและโฟม พบว่าโฟมมีองศาความเป็นผลึกลดลง มีช่วงอุณหภูมิการตกผลึกแคบและอัตราการตกผลึกของเร็วกว่าเมื่อเทียบกับเส้นใยเชิงเดี่ยวพอลิโพรพิลีน

#### 5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย Yamagata ประเทศญี่ปุ่น และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่สนับสนุนการทำวิจัย

#### 6. เอกสารอ้างอิง

- [1] W. D, Jr. Callister and D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering An Introduction, 8th ed, Hoboken NJ, John Wiley & Sons, Inc, 2010.
- [2] F. Rodriguez, Principles of Polymer Systems, New York, Hemisphere Publishing Corporation, 1989.
- [3] X. Chunling, H. Yadong, L. Qingchun, H. Yingzhu, Y. Baorui and W. Xiaodong, "Crystallization Behavior and Foaming Properties of Polypropylene Containing Ultra-High Molecular Weight Polyethylene Under Supercritical Carbondioxide," J. Appl. Polym. Sci, vol. 119, pp. 1275–1286, Aug., 2011.
- [4] B. P. Chul and K. C. Lewis, "A study of cell nucleation in the extrusion of polypropylene foams," Polym Eng Sci, vol. 37, pp. 1-10, Jan., 1997.
- [5] P. Spitael and C. W. Macosko, "Strain Hardening in Polypropylenes and Its Role in Extrusion Foaming" Polym Eng Sci, vol. 44, pp. 2090–2100, Nov., 2004.
- [6] S. Doroudiani, C. B. Park and M. T. Kortschot, "Effect of the Crystallinity and Morphology on the Microcellular Foam Structure of Semicrystalline Polymers," Polym Eng Sci, vol. 36, pp. 2645–2662, Nov., 1996.
- [7] X. Zhi-Mei, J. Xiu-Lei, L. Tao, H. Guo-Hua, Z. Ling, Z. Zhong-Nan and Y. Wei-Kang, "Foaming of polypropylene with supercritical carbon dioxide," J. of Supercritical Fluids, vol. 41, pp. 299–310, Sep., 2007.
- [8] J. D. Menczel and R.B. Prome, Thermal Analysis of Polymers, Hoboken NJ, John Wiley & Sons, Inc, 2009.
- [9] J. Karger-Kocsis, Polypropylene Structure blends and Composites Volume 2 Copolymers and Blends, Springer, 1995
- [10] S.M. Lambert and M.E. Paulaitis, "Crystallization of poly(ethylene terephthalate) induced by carbon dioxide sorption at elevated pressures," J. Supercrit. Fluids, vol. 4, pp 15–23, Mar., 1991.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้