

# การเตรียมคอมโพสิตของพอลิยูรีเทนโฟมผสมเส้นใยปอ

## Preparation of Jute/Polyurethane Foam Composites

ปิยวุฒิ มาศโค้ง\*, ปิยพงษ์ บัวโฮม\*, พงศ์ประพาส ปิยมโนชา\*,

วุฒิพงษ์ รั้งมีสันติวานนท์\*\* และ สุรัตน์ อารีรัตน์\*

\*ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

\*\*ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

### บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการเตรียมคอมโพสิตของพอลิยูรีเทนโฟมผสมเส้นใยปอจากธรรมชาติที่ผ่านการปรับปรุงสมบัติของเส้นใยด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และการปรับปรุงสมบัติด้วยวิธีทางกายภาพโดยการแช่เส้นใยปอในสารละลายเอทิลีนไกลคอลและสารละลายโพรพิลีนไกลคอล เพื่อปรับปรุงสมบัติการเปียกและการยึดเกาะระหว่างเส้นใยกับคอมโพสิตโฟม โดยทำการเตรียมคอมโพสิตโฟมที่ผสมเส้นใยปอในช่วง 0 ถึง 15 phr กับพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากการผสมพอลิโอลทำปฏิกิริยากับไดฟีนิลมีเทนไดไอโซไซยานเนต ขึ้นรูปในแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิ 60 °C จากนั้นนำตัวอย่างคอมโพสิตโฟมไปทดสอบความต้านแรงดัดงอและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าการปรับปรุงผิวของเส้นใยปอด้วยวิธีทางเคมีและวิธีทางกายภาพมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่บริเวณอินเทอร์เฟซแตกต่างกัน การปรับปรุงสมบัติของเส้นใยปอทั้งสองวิธีสามารถช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างเส้นใยกับพอลิยูรีเทนเมทริกซ์ได้ดีขึ้น และจากผลการทดสอบสมบัติความต้านแรงดัดงอ พบว่าคอมโพสิตโฟมที่ผสมเส้นใยปอที่ปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสให้เปียกด้วยเอทิลีนไกลคอล มีค่ามอดูลัสดัดงอต่อความหนาแน่นของโฟมดีมามีค่าเท่ากับ 1530 MPa cm<sup>3</sup>/g ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชิ้นตัวอย่างคอมโพสิตโฟมที่เสียหายหลังจากผ่านการทดสอบสมบัติมอดูลัสดัดงอ โดยพบว่าเส้นใยปอมียึดเกาะกับพอลิยูรีเทนเมทริกซ์ได้ดี

คำสำคัญ : คอมโพสิตโฟม พอลิยูรีเทน เส้นใยธรรมชาติ

### Abstract

In this paper presents the preparation of polyurethane composite foam mixed with natural jute fiber. The natural jute fibers were treated by using sodium hydroxide (NaOH) as a chemical surface treatment, and the physical surface treatment by immersed fiber into ethylene glycol and propylene glycol to improve the wetting surface and to enhance the interlocking behavior between fiber and polymer matrix. The composite foams were prepared by mixing jute fibers ranging from 0 to 15 phr with polyurethane which is taken place by the condensation reaction between polyol and diphenylmethane diisocyanate (MDI). Polyurethane composite foamed specimens were molded at temperature 60 °C. The mechanical property and foam morphology were investigated by universal tensile testing machine and scanning electron microscope (SEM), respectively. From SEM micrographs, the different surface treating methods resulted in different interfacial morphology. Both surface treatments could improve the interfacial bond strength. It was found that jute mixed Polyurethane composite foam by ethylene glycol surface treated has good mechanical properties when compared with others. As typical, the mechanical strength of composite foam is reported in term of the strength to weight ratio which in this work is the flexural modulus per foam density of polyurethane composite foam mixed with jute fiber is 1530 MPa cm<sup>3</sup>/g. Moreover, the enhancement of ethylene glycol treating was confirmed by investigating the fragmental morphology of destructive specimens after flexural modulus testing with SEM. It was obviously illustrated interfacial with good adhesion with the Polyurethane matrix.

Keywords : composite foam, polyurethane, natural fiber

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 1. บทนำ

ปัจจุบันได้มีการศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการนำเส้นใยธรรมชาติมาผสมเป็นวัสดุประกอบ ซึ่งได้รับความสนใจในการปรับปรุงสมบัติให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1-2] โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เริ่มมีการประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบร่วมในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีสมบัติที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ เพราะมีน้ำหนักเบา มีค่ามอดูลัสจำเพาะสูง เป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูกและให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [3] ซึ่งในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ต้องมีการนำเส้นใยธรรมชาติมาผสมกับพอลิยูรีเทนโฟม เพื่อช่วยในขั้นตอนการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยพอลิยูรีเทนเป็นพอลิเมอร์ที่เตรียมได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน แบบควบแน่นระหว่างหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ในโครงสร้างโมเลกุลของพอลิแอลกอฮอล์กับหมู่ไอโซไซยาเนต (-NCO) ในโครงสร้างโมเลกุลของไดไอโซไซยาเนต เกิดเป็นพอลิเมอร์ที่มีการเชื่อมต่อนพันธะแบบยูรีเทนที่มีโครงสร้างพันธะที่แข็งแรง อีกทั้งสามารถขึ้นรูปเป็นโฟมมีความหนาแน่นต่ำ มีสมบัติทางกลที่ดี และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี สามารถขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ได้ง่าย จึงนิยมนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ และในขณะเกิดปฏิกิริยาเมื่อนำมาผสมกับเส้นใยธรรมชาติที่มีองค์ประกอบหลัก คือ เซลลูโลส ที่ประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิลเป็นจำนวนมาก [4] ทำให้สามารถทำปฏิกิริยา กับหมู่ไอโซไซยาเนตของไดไอโซไซยาเนต เกิดการเชื่อมต่อนพันธะยูรีเทน ที่บริเวณรอยต่อของพื้นผิว เป็นการเพิ่มการยึดเกาะระหว่างเส้นใยธรรมชาติกับพอลิยูรีเทนเมทริกซ์ให้ดีขึ้น ซึ่งความสามารถในการยึดเกาะกันระหว่างเส้นใยธรรมชาติกับพอลิเมอร์ จัดเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่มีผลต่อสมบัติของคอมโพสิต ดังนั้นการศึกษาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิตผสมเส้นใยธรรมชาติ ที่มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสมบัติพื้นผิวของเส้นใย ที่ช่วยให้การยึดเกาะกับพอลิเมอร์เมทริกซ์ให้ดีขึ้น ทำให้สามารถนำเส้นใยจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการเตรียมคอมโพสิตของพอลิยูรีเทนโฟมผสมเส้นใยพอลิเอทิลีนโพรพิลีนที่ปรับปรุงสมบัติด้วยวิธีทางกายภาพโดยใช้สารละลายเอทิลีนไกลคอล (Ethylene glycol, EG) และสารละลายโพรพิลีนไกลคอล (Propylene glycol, PG) เพื่อปรับปรุงสมบัติการเปียกและการยึดเกาะทางระหว่างเส้นใยพอลิเอทิลีนโพรพิลีนเมทริกซ์เปรียบเทียบกับวิธีทางเคมีโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide, NaOH)

## 2. การทดลอง

### 2.1 วัสดุและสารเคมี

เส้นใยปอที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงประกอบของบริษัทเอ็นอีฟือส์หรือฮิมทรีพีย์และอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 mm ความหนาแน่น 0.47 g/cm<sup>3</sup> ตัดให้มีขนาดยาว 2.5 cm

พอลิยูรีเทน โฟมที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงประกอบของบริษัทบีเอเอสเอฟ รุ่น BASF ElastoFlex E 2016 ประกอบด้วยสารเคมี 2 ส่วน คือ พอลิแอลกอฮอล์ และไดฟีนิลเมเทนไดไอโซไซยาเนต ผสมในอัตราส่วน 1:2 โดยน้ำหนัก

### 2.2 การปรับปรุงสมบัติของเส้นใย

#### 2.2.1 การปรับปรุงสมบัติด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์

การปรับปรุงสมบัติของเส้นใยปอโดยแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิห้อง (28 °C) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยสัดส่วนการแช่ (Liquor ratio) 15:1 แล้วนำไปล้างด้วยน้ำและอบที่ 105 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

#### 2.2.2 การปรับปรุงสมบัติด้วยเอทิลีนไกลคอลและโพรพิลีนไกลคอล

การปรับปรุงสมบัติของเส้นใยปอด้วย EG โดยการแช่ในสารละลาย EG ในเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วอบที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และการปรับปรุงสมบัติเส้นใยปอด้วย PG โดยการแช่ในสารละลาย PG ในเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วอบที่อุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

## 2.3 การขึ้นรูปชิ้นงานคอมโพสิต

ผสมพอลิเอทิลีนและไดไอโซไซยานต ด้วยเครื่องกวนผสมควบคุมความเร็วรอบที่ 1200 รอบ/นาที แล้วนำไปเทลงบนเส้นใยที่บรรจุในแม่พิมพ์ขนาด 420 mm x 298 mm x 5 mm ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 30 นาที ที่ปริมาณส่วนผสมเส้นใย 5, 10 และ 15 phr ตามลำดับ


## 2.4 การทดสอบสมบัติของคอมโพสิตโฟม

นำตัวอย่างคอมโพสิตโฟมมาวัดค่าความหนาแน่นด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วย  $g/cm^3$  และทดสอบสมบัติความต้านแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D 790M โดยเตรียมชิ้นตัวอย่างขนาด 125 mm x 13 mm x 5 mm สำหรับทดสอบความต้านแรงดึงและมอดูลัสดึงด้วยเครื่อง Instron Tensile Testing Machine Model 5500/USA จากนั้นนำตัวอย่างที่แตกหักจากการทดสอบความต้านแรงดึงไปศึกษาลักษณะการบิดเกาะระหว่างเส้นใยและพอลิยูรีเทนเมทริกซ์ที่บริเวณรอยแตกหักด้วยเครื่อง SEM

## 3. ผลการทดลองและการอภิปราย


### 3.1 ผลของการปรับปรุงสมบัติของเส้นใยและปริมาณเส้นใยต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของคอมโพสิตโฟม

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดย SEM เพื่อเปรียบเทียบขนาดเซลล์ของพอลิยูรีเทนโฟม จากตัวอย่างพอลิยูรีเทนคอมโพสิตที่ผสมเส้นใยปอธรรมชาติและเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วยวิธีทางเคมีและกายภาพในอัตราส่วน 5 phr พบว่า พอลิยูรีเทนโฟมมีขนาดเซลล์เฉลี่ยใกล้เคียงกันในช่วง 170 - 190 ไมโครเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงสมบัติของเส้นใยปอไม่มีผลต่อขนาดเฉลี่ยของเซลล์โฟมในพอลิยูรีเทนเมทริกซ์ เนื่องจากการขยายตัวของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นผลมาจากการเกิดฟองก๊าซขณะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันและการขยายตัวของฟองก๊าซเมื่อได้รับความร้อนจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแม่พิมพ์รวมทั้งมีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ 60 °C



รูปที่ 1 ขนาดของเซลล์โฟมของพอลิยูรีเทนคอมโพสิตที่ผสมด้วยเส้นใยปอ 5 phr โดยใช้เส้นใย

(a) เส้นใยปอธรรมชาติ (b) ปรับปรุงสมบัติด้วย NaOH (c) ปรับปรุงสมบัติด้วย PG (d) ปรับปรุงสมบัติด้วย EG



รูปที่ 2 ผลของปริมาณเส้นใยที่ปรับปรุงสมบัติด้วย EG ต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพอลิยูรีเทนคอมโพสิต

(a) ไม่ผสมเส้นใย (b) ผสมเส้นใยปอ 5 phr (c) ผสมเส้นใยปอ 10 phr (d) ผสมเส้นใยปอ 15 phr

การศึกษาผลของอัตราส่วนปริมาณเส้นใยปอที่ผสมอยู่ในพอลิยูรีเทนโฟมคอมโพสิตที่มีต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพอลิยูรีเทนโฟมคอมโพสิต โดยศึกษาการเติมเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วยเอทิลีนไกลคอลในอัตราส่วน 0, 5, 10 และ 15 phr พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมมีขนาดเซลล์เฉลี่ยใกล้เคียงกันในช่วง 150 - 190 ไมโครเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผสมเส้นใยปอในช่วง 0- 15 phr ไม่มีผลต่อลักษณะและขนาดเฉลี่ยของเซลล์โฟมในพอลิยูรีเทนเมทริกซ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 3.2 ผลของการปรับปรุงสมบัติเส้นใยต่อสมบัติทางกล

#### 3.2.1 ความต้านแรงดัดงอ (Flexural Stress)


จากการทดสอบสมบัติความต้านแรงดัดงอของพอลิยูรีเทนคอมโพสิตที่ผสมเส้นใยปอที่ไม่ปรับปรุงสมบัติ และเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วยวิธีต่าง ๆ ที่อัตราส่วน 5 phr เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสมบัติความต้านแรงดัดงอจำเพาะ ซึ่งนิยามโดยอัตราส่วนของค่าความต้านแรงดัดงอต่อความหนาแน่นของโพล พบว่า ค่าความต้านแรงดัดงอจำเพาะของคอมโพสิตโพลผสมเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย EG และ PG มีความต้านแรงดัดงอจำเพาะที่ใกล้เคียงกัน คือ 29.3, 30.5 และ 29.1 MPa cm<sup>3</sup>/g ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากการปรับปรุงสมบัติเส้นใยด้วย EG และ PG เป็นการปรับปรุงสมบัติของเส้นใยปอด้วยวิธีทางกายภาพที่ไม่ทำลายโครงสร้างของเส้นใย แตกต่างจากการปรับปรุงสมบัติทางเคมีด้วย NaOH ที่ตัวอย่างคอมโพสิตมีค่าความต้านแรงดัดงอจำเพาะเพียง 23.8 MPa cm<sup>3</sup>/g ซึ่งมีต่ำกว่าการปรับปรุงด้วยวิธีอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากการปรับปรุงสมบัติด้วย NaOH เป็นการทำลายโครงสร้างทางเคมีของเส้นใยซึ่งทำให้ความแข็งแรงของเส้นใยลดลง

#### 3.2.2 โมดูลัสดัดงอ (Flexural Modulus)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าโมดูลัสดัดงอจำเพาะซึ่งนิยามโดยอัตราส่วนของโมดูลัสดัดงอต่อความหนาแน่นของโพล โดยศึกษาจากพอลิยูรีเทนโพลที่ผสมเส้นใยปอที่ไม่ปรับปรุงสมบัติและปรับปรุงสมบัติด้วยวิธีต่าง ๆ ในอัตราส่วน 5 phr พบว่าค่าโมดูลัสดัดงอจำเพาะของพอลิยูรีเทนโพลคอมโพสิตที่ผสมเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย EG มีค่ามากที่สุด คือ 1530 MPa cm<sup>3</sup>/g ดังแสดงในรูปที่ 4 ส่วนตัวอย่างของพอลิยูรีเทนโพลที่ไม่ผสมเส้นใยปอ ผสมเส้นใยปอธรรมชาติ เส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย PG และ เส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย NaOH มีค่าโมดูลัสดัดงอจำเพาะเท่ากับ 1360, 1244, 973 และ 1120 MPa cm<sup>3</sup>/g ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาในหัวข้อที่ 3.4



รูปที่ 3 ผลของวิธีการปรับปรุงสมบัติของเส้นใยต่อความต้านแรงดัดงอของพอลิยูรีเทนโพลคอมโพสิต




รูปที่ 4 ผลของวิธีการปรับปรุงสมบัติของเส้นใยต่อโมดูลัสดัดงอของพอลิยูรีเทนโพลคอมโพสิต

### 3.3 ผลของปริมาณเส้นใยต่อสมบัติทางกล


#### 3.3.1 ความต้านแรงดัดงอ

การศึกษาผลของอัตราส่วนปริมาณเส้นใยปอที่มีต่อสมบัติทางกล เมื่อเปรียบเทียบค่าความต้านแรงดัดงอจำเพาะ พบว่าการผสมเส้นใยปอทั้งที่ไม่ปรับปรุงสมบัติ และปรับปรุงสมบัติด้วยวิธีต่างๆ ทำให้ค่าความต้านแรงดัดงอจำเพาะลดลงเมื่อเทียบกับพอลิยูรีเทนโพลที่ไม่ผสมเส้นใย เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีการยึดเกาะกับพอลิเมอร์เมทริกซ์ที่ไม่ดีนัก แต่เมื่ออัตราส่วนการผสมเส้นใยเพิ่มขึ้นความต้านแรงดัดงอจำเพาะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งพบว่า พอลิยูรีเทนโพลคอมโพสิตที่ผสมเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย EG และเส้นใยที่ไม่ปรับปรุงสมบัติ ในปริมาณที่น้อยกว่า 10 phr มีค่าความต้านแรงดัดงอจำเพาะใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วนการผสมเส้นใยปอมากขึ้นเป็น 15 phr พบว่าเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย EG ทำให้ความต้านแรงดัดงอจำเพาะของคอมโพสิตลดลงอย่างชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5 ความต้านแรงดัดของพอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิตผสมเส้นใยปอในปริมาณ 0 – 15 phr



รูปที่ 6 โมดูลัสดัดของพอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิตผสมเส้นใยปอในปริมาณ 0 – 15 phr

ทั้งนี้เนื่องจากการปรับปรุงสมบัติเส้นใยปอด้วยการแช่ในสารละลาย EG ซึ่งสารละลายสามารถซึมผ่านไปยังแกนกลางของเส้นใยปอ จึงมีผลทำให้ค่าความแข็งแรงลดลงเมื่อเทียบกับเส้นใยธรรมชาติ ดังผลการทดสอบความแข็งแรงของเส้นใยที่แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลทดสอบความแข็งแรงดึงของเส้นใยปอ

ตัวอย่างเส้นใยปอ	ความแข็งแรงดึง (MPa)
เส้นใยธรรมชาติ	48.80
เส้นใยปอปรับปรุงสมบัติด้วย EG	33.13

### 3.3.2 โมดูลัสดัดของ

เมื่อพิจารณาโมดูลัสดัดของพอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิตผสมเส้นใยปอในปริมาณ 0 – 15 phr พบว่า การผสมเส้นใยปอช่วยเพิ่มค่าโมดูลัสดัดเฉพาะให้กับพอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิต ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการพิจารณาสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิตนิยมเปรียบเทียบด้วยค่าโมดูลัสดัดมากกว่าค่าความต้านแรงดัด เนื่องจากในการออกแบบวัสดุคอมโพสิตมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ให้ความแข็งแรงและมีความสามารถในการต้านทานการเสีรูป จึงอาจสรุปได้ว่าการเติมเส้นใยปอช่วยทำให้พอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิตต้านทานการเสีรูปที่ดีขึ้น สำหรับการศึกษานี้เมื่อผสมเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย EG ในปริมาณที่น้อยกว่า 10 phr ช่วยทำให้ค่าโมดูลัสดัดเฉพาะของคอมโพสิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดีกว่าการผสมเส้นใยปอธรรมชาติที่ไม่ปรับปรุงสมบัติ แต่เมื่ออัตราส่วนของการผสมมากกว่า 10 phr การปรับปรุงสมบัติของเส้นใยปอด้วย EG มีโมดูลัสดัดต่ำกว่าการผสมเส้นใยธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจากผลของความแข็งแรงของเส้นใยปอที่ลดลงเมื่อปรับปรุงสมบัติด้วย EG ดังได้อภิปรายในหัวข้อที่ 3.2.1 เนื่องจากความแข็งแรงดึงของเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย EG ลดลง จึงทำให้การเพิ่มอัตราส่วนการผสมเส้นใยปอที่มากขึ้นทำให้ความแข็งแรงในส่วนที่เป็นเส้นใยมีค่าลดลง ส่งผลให้สมบัติทางกลโดยรวมของพอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิตลดลง

### 3.4 การยึดเกาะระหว่างเส้นใยปอและพอลิยูรีเทนเมทริกซ์ (Interfacial Morphology)

งานวิจัยนี้ได้นำตัวอย่างที่แตกหักจากการทดสอบความต้านแรงดัดมาศึกษาลักษณะการยึดเกาะระหว่างเส้นใยปอกับพอลิยูรีเทนโพลีเมทริกซ์ด้วย SEM เพิ่มเติม ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาแสดงในรูปที่ 7 พบว่า พอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิตผสมเส้นใยปอธรรมชาติที่ไม่ปรับปรุงสมบัติ (รูปที่ 7.a) และพอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิตผสมเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย PG (รูปที่ 7.c) มีลักษณะการแตกหักที่เส้นใยปอและเมทริกซ์หักไม่พร้อมกัน สังเกตจากเส้นใยปอที่ยื่นออกมาบริเวณรอยหัก แสดงถึงการยึดเกาะกันที่ไม่ดีระหว่างเส้นใยปอและพอลิยูรีเทนเมทริกซ์ ส่วนพอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิตผสมเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย NaOH (รูปที่ 7.b) และเส้นใย


ปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย EG (รูปที่ 7.d) มีลักษณะการแตกหักที่พร้อมกันทั้งพอลิยูรีเทนเมทริกซ์และเส้นใยปอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงสมบัติเส้นใยปอด้วย NaOH และ EG ช่วยเพิ่มสมบัติการยึดเกาะระหว่างเส้นใยปอและพอลิยูรีเทนเมทริกซ์ได้ดีขึ้น และเมื่อพิจารณาที่บริเวณรอยต่อระหว่างพอลิยูรีเทนเมทริกซ์กับเส้นใยปอที่กำลังขยาย 1000 เท่า ตามรูปที่ 8 พบว่า การปรับปรุงสมบัติพื้นผิวเส้นใยด้วย EG (รูปที่ 8.d) ช่วยให้เกิดการยึดเกาะระหว่างเส้นใยปอและพอลิยูรีเทนเมทริกซ์ที่ดีมาก สังเกตได้จากเส้นใยปอในบริเวณรอยแตกหักนั้นมีพอลิยูรีเทนเคลือบอยู่อย่างสม่ำเสมอ ส่วนพอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิตที่ผสมเส้นใยปอธรรมชาติ (รูปที่ 8.a) เส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย NaOH (รูปที่ 8.b) และเส้นใยปอที่ปรับปรุงสมบัติด้วย PG (รูปที่ 8.c) นั้นมีช่องว่างระหว่างพอลิยูรีเทนเมทริกซ์กับเส้นใยปอรวมทั้งสังเกตเห็นลักษณะการเสียดสีของเส้นใยปอที่บริเวณพื้นผิวได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากการยึดเกาะระหว่างพอลิยูรีเทนเมทริกซ์กับเส้นใยปอเกิดขึ้นได้ไม่ดี

#### 4. สรุป


การปรับปรุงสมบัติเส้นใยปอด้วย EG ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างเส้นใยปอกับพอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิตได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มค่ามอดูลัสคดงจำเพาะของพอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิต ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1530 MPa cm<sup>3</sup>/g ที่อัตราส่วนผสมเส้นใยปอ 5 phr แต่อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาวิธีการปรับปรุงสมบัติของเส้นใยปอด้วย EG ให้เกิดการยึดเกาะระหว่างเส้นใยปอกับพอลิยูรีเทนเมทริกซ์ที่ดีขึ้นและความแข็งแรงในส่วนของเส้นใยปอไม่ลดลง ทำให้สามารถเพิ่มอัตราส่วนการผสมเส้นใยปอในปริมาณมากขึ้นเพื่อให้ได้คอมโพสิตโพลีที่มีสมบัติทางกลที่ดีขึ้น

#### 5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและเครื่องมือทดสอบชิ้นตัวอย่าง



รูปที่ 7 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่บริเวณรอยหักของตัวอย่างพอลิยูรีเทนโพลีคอมโพสิตผสมเส้นใยปอ (a) เส้นใยปอธรรมชาติ (b) ปรับปรุงสมบัติด้วย NaOH (c) ปรับปรุงสมบัติด้วย PG (d) ปรับปรุงสมบัติด้วย EG



รูปที่ 8 ลักษณะการยึดเกาะของพอลิยูรีเทนเมทริกซ์กับเส้นใยปอที่กำลังขยาย 1000 เท่า (a) เส้นใยปอธรรมชาติ (b) ปรับปรุงสมบัติด้วย NaOH (c) ปรับปรุงสมบัติด้วย PG (d) ปรับปรุงสมบัติด้วย EG

#### 6. เอกสารอ้างอิง

- [1] S.J. Eichhorn "Review current international research into cellulosic fibres and composites." *J. of Mat. and Sci.*, Vol. 36, 2001. pp. 2107–2131
- [2] A.K. Bledzki and J. Gassan. "Composites reinforced with cellulose based fibres." *Prog. Polym. Sci.* Vol. 24, 1999. pp. 221–274.
- [3] F. Corrales. "Chemical modification of jute fibers for the production of green-composites." *J. of Hazardous Materials.* Vol. 144, 2007. pp. 730–735.
- [4] A.K. Mohanty, M.A. Khan and G. Hinrichsen. "Influence of chemical surface modification on the properties of biodegradable jute fabrics – polyester amide composites." *Composite: Part A.* Vol. 31, 2000. pp. 143-150.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้