

สมบัติทางกายภาพของเส้นใยไหมหลังการลอกกาว
(Physical properties of silk fibres after degumming)

จุฬารัตน์ ปรัชญาวารากร และ สลิตา บุญโถม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการลอกกาวไหมด้วยสารละลายต่างชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อสมบัติของเส้นใยไหม สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไบคาร์บอเนตและไตรเอทิลเอมีน โดยจะทำการศึกษาในช่วงอุณหภูมิและเวลาที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าช่วงประเภทเกลือที่ใช้มีความเหมาะสมในการลอกกาวไหม โดยให้ลักษณะทางกายภาพและสมบัติเชิงกลที่ดี ส่วนสภาวะที่เหมาะสมในการลอกกาว คือ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสและเวลา 30 นาที

Abstract

This research focuses on the study of silk degumming using different alkali solutions on properties of silk fibres. The chemicals were sodium carbonate, sodium bicarbonate and triethylamine. Temperatures and time intervals were varied. It was found that salt alkali chemicals were suitable for silk degumming leading to proper physical appearance and reasonable mechanical properties. The optimum condition for the degumming was 80 degree centigrade and 30 minutes.

คำสำคัญ (Keywords): ไหม (Silk) การลอกกาว (Degumming) สมบัติเชิงกล (Mechanical property)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. บทนำ

ในปัจจุบันชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการส่งเสริมให้ปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมกันอยู่อย่างแพร่หลายเนื่องจากอุตสาหกรรมไหมไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เส้นไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติชนิดเดียวที่ให้เส้นใยที่มีความต่อเนื่องตลอดเส้นซึ่งเกิดจากรังไหมแต่ละรัง โดยเส้นไหมแต่ละเส้นประกอบด้วยเส้นใยสองเส้นเคลือบติดกันด้วยกาวไหม (Sericin) และมีส่วนประกอบอื่น ๆ ในปริมาณเล็กน้อย เช่น ซัลเฟอร์ ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ สารอินทรีย์ สิ่งสกปรก เป็นต้น [1-2] ดังนั้นในการนำเส้นไหมไปใช้งานจึงต้องมีการลอกกาวไหมออกก่อน เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการฟอกขาว การทอและการย้อมติดสีของไหม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมันเงาให้กับเส้นไหมอีกด้วย [1-2] วิธีการลอกกาวไหมสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การลอกกาวด้วยสมุนไพร การลอกกาวด้วยด่าง การลอกกาวด้วยเอนไซม์ หรือการลอกกาวโดยใช้สมุนไพรผสมกับด่าง [3] วิธีการลอกกาวแต่ละวิธีจะให้สมบัติในการละลายของกาวไหม ความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของเส้นใย ความสามารถในการฟอกขาวและความสามารถในการย้อมติดสีที่แตกต่างกัน [3]

งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาสมบัติของเส้นไหมชนิด *Bombyx mori* ที่มีการเลี้ยงกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ก่อนและหลังการลอกกาวโดยใช้สมุนไพรผสมกับด่าง และจะศึกษาชนิดของ

สารละลายด่าง อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการลอกกาวที่เหมาะสมที่จะทำให้ได้ไหมหลังผ่านการลอกกาวมีสมบัติที่ดีที่สุด กล่าวคือ มีความอ่อนนุ่ม มันเงาและให้สมบัติเชิงกลที่ดีหรือมีความแข็งแรงที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

2. วิธีการทดลอง

2.1 การลอกกาว


เตรียมสารละลายลอกกาว สารละลายที่ใช้ได้แก่ สารละลายไตรเอทิลเอมีน (TEA) สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO_3) และสารละลายผสมระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตและโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต โดยสารละลายแต่ละชนิดมีความเข้มข้น 0.05 โมล/ลิตร แช่เส้นไหมที่ขังน้ำหนักแล้วลงในสารละลายที่เตรียมไว้ แล้วนำไปต้มที่อุณหภูมิต่าง ๆ คือ 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส และเปลี่ยนแปลงเวลาที่ใช้ในการลอกกาวเป็น 20 30 40 และ 50 นาที ตามลำดับ จากนั้นทำให้แห้งแล้วชั่งน้ำหนักอีกครั้ง

2.2 การทดสอบ

ค่าร้อยละการลอกกาวด้วยสารละลายชนิดต่าง ๆ ที่อุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ คำนวณได้โดย [3]

$$\% \text{ น้ำหนักที่หายไป} = ((W_1 - W_2) / W_1) \times 100$$

โดย W_1 คือ น้ำหนักของไหมตอนเริ่มต้น
 W_2 คือ น้ำหนักของไหมหลังการลอก
 กาว ส่วนการทดสอบสมบัติเชิงกล ได้แก่
 ความแข็งแรงดึง ร้อยละการดึงยืด ณ จุดขาด
 โมดูลัส [4] ทำได้โดยใช้เครื่องทดสอบทางแรง
 ดึง (Tensile tester LLOYD รุ่น LR 30K) โดย
 ใช้ไหมตัวอย่างอย่างน้อย 20 ตัวอย่างสำหรับ
 แต่ละสูตร และเตรียมตัวอย่างดังแสดงในรูปที่
 1 [4]



รูปที่ 1 ตัวอย่างของเส้นไหมเพื่อทดสอบสมบัติ
 เชิงกล [4]

หมายเหตุ สำหรับสูตรที่ใช้ในการลอกกาวมี 12
 สูตร โดยมีสถานะที่ใช้แสดงในตารางที่ 1

3. ผลการทดลอง

3.1 ลักษณะทางกายภาพ

เส้นไหมก่อนและหลังการลอกกาว
 มีลักษณะแตกต่างกัน จากเกณฑ์การวัดด้วย
 สายตาพบว่าเส้นไหมหลังการลอกกาวมี
 ความมันเงาเพิ่มขึ้น ความขาวเพิ่มขึ้นและมี
 ความกระด้างลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสมบัติ
 เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องการและได้รับการประเมิน

ค่าด้วยการสังเกตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จาก
 การลอกกาวไหมด้วยสารเคมีที่เป็นด่างและสบู่
 พบว่า ลำดับการลอกกาวที่ให้ลักษณะทางกาย
 ภาพที่ดีตามลำดับ คือ ไตรเอทิลเอมีน > สาร
 ละลายผสมระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตและ
 โซเดียมไบคาร์บอเนต > โซเดียมคาร์บอเนต >
 โซเดียมไบคาร์บอเนต (ตารางที่ 2) จากลักษณะ
 ทางกายภาพนี้สามารถสรุปได้ว่า ควรเลือกใช้
 สารเคมีชนิดไตรเอทิลเอมีนหรือสารละลาย
 ผสมระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตและโซเดียม
 ไบคาร์บอเนตในการลอกกาว

ตารางที่ 1 สถานะต่างๆ ที่ใช้ในการลอกกาวสำหรับ
 สารละลายต่างชนิดต่างๆ

| สูตรที่ | อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส) | เวลา (นาที) |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 80 | 20 |
| 2 | 80 | 30 |
| 3 | 80 | 40 |
| 4 | 80 | 50 |
| 5 | 90 | 20 |
| 6 | 90 | 30 |
| 7 | 90 | 40 |
| 8 | 90 | 50 |
| 9 | 100 | 20 |
| 10 | 100 | 30 |
| 11 | 100 | 40 |
| 12 | 100 | 50 |

3.2 ร้อยละการลอกกา

กาใหม่นั้นมีโครงสร้างคล้ายกับ โครงสร้างหลักของไหมหรือไฟโบรอิน (Fibroin) คือ ประกอบด้วยกรดอะมิโนชนิด ต่าง ๆ เช่นเดียวกับไฟโบรอิน แต่มีในปริมาณที่ น้อยกว่าและมีความเป็นระเบียบต่ำกว่า [1-2] พันธะเอไมด์ (Amide bond) ที่พบใน ไฟโบรอินนี้แสดงความเป็นกรดอย่างอ่อน จึงเกิดปฏิกิริยากับด่าง ทำให้เกิดการลอกกา ของไหมได้ [5]


เส้นใยไหมหลังการลอกกาแสดงค่า ร้อยละการลอกกาที่แตกต่างกันเมื่อใช้สารเคมี ต่างกัน จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการลอกกา โดยใช้โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไบ คาร์บอเนตและสารละลายผสมระหว่าง โซเดียมคาร์บอเนตและโซเดียมไบคาร์บอเนต ให้ค่าร้อยละการลอกกาที่ใกล้เคียงกัน เมื่อ พิจารณาจากสูตรที่ 1-4 (ใช้อุณหภูมิในการลอก

กา 80 องศาเซลเซียส) และสูตรที่ 5-8 (ใช้ อุณหภูมิในการลอกกา 90 องศาเซลเซียส) พบ ว่าสารเคมีในสองกลุ่มนี้ให้ค่าร้อยละการ ลอกกาที่ใกล้เคียงกันเช่นกัน แต่เมื่อใช้ อุณหภูมิในการลอกกา 100 องศาเซลเซียสพบ ว่าค่าร้อยละการลอกกามีค่าสูงขึ้น (สูตรที่ 9- 12) เนื่องจากที่อุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียสนี้ คาดว่าทำให้กาไหมสลายตัวได้เพิ่มขึ้น ร้อยละการลอกกาจึงมีค่าเพิ่มขึ้น โดยสาร ละลายผสมระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตและ โซเดียมไบคาร์บอเนตให้ค่าร้อยละการลอกกา มากกว่าการใช้โซเดียมคาร์บอเนตหรือโซเดียม ไบคาร์บอเนตชนิดใดชนิดหนึ่งที่อุณหภูมินี้ นอกจากนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการลอกกาใน ช่วง 20 30 40 และ 50 นาทีไม่มีผลต่อค่าร้อยละ การลอกกาอย่างมีนัยสำคัญที่อุณหภูมิจึงที่ ค่าหนึ่ง

ตารางที่ 2 ลักษณะของเส้นใยไหมหลังการลอกกาด้วยสารเคมีชนิดต่าง ๆ

| สารเคมี | ลักษณะของเส้นใยไหมหลังการลอกกา |
|---------------------------------------|---|
| ไตรเอทิลเอมีน | สีขาว มีความมันเงาสูง นุ่มมือ |
| โซเดียมคาร์บอเนต | สีค่อนข้างขาว มีความมันเงาต่ำกว่าไตรเอทิลเอมีน นุ่มมือ |
| โซเดียมไบคาร์บอเนต | สีค่อนข้างเหลือง มีความมันเงาต่ำ ค่อนข้างหยาบ |
| โซเดียมคาร์บอเนตและโซเดียมไบคาร์บอเนต | สีค่อนข้างขาว มีความมันเงาสูงแต่ต่ำกว่าไตรเอทิลเอ มีน นุ่มมือ |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 1 ร้อยละการลอกกาวของเส้นใยไหมจากการใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ

แต่เมื่อพิจารณาจากการลอกกาวโดยใช้ ไตรเอทิลเอมีน (รูปที่ 1) แล้วพบว่า สารเคมีชนิดนี้ให้ค่าร้อยละการลอกกาวที่สูงกว่าสารเคมีอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นที่อุณหภูมิหรือเวลาใดที่ทำการศึกษาในงานวิจัยนี้ ไตรเอทิลเอมีนจึงเป็นสารเคมีที่ควรนำมาใช้ในการลอกกาวเมื่อพิจารณาจากค่า ร้อยละการลอกกาวที่ได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วพบว่า ไตรเอทิลเอมีนเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรงและยังมีราคาแพงกว่าสารเคมีอื่น ๆ

ดังนั้นจากลักษณะทางกายภาพที่ดีและค่า ร้อยละการลอกกาวที่ได้นั้นสามารถสรุปได้ว่าควรเลือกใช้สารเคมีในกลุ่มเกลือต่าง


ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และยังเป็นสารเคมีที่มีราคาไม่แพงและหาได้ง่ายอีกด้วย

3.3 สมบัติเชิงกล

เมื่อนำเส้นใยไหมที่ผ่านและไม่ผ่านการลอกกาวมาทดสอบสมบัติเชิงกลพบว่าค่าความแข็งแรงดึงของเส้นใยไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นที่อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการศึกษาใด ๆ หรือใช้สารเคมีชนิดใด (รูปที่ 2) เนื่องจากการลอกกาวเป็นการกำจัดกาวไหมที่เคลือบอยู่บนพื้นผิวของเส้นใยออกไป จึงไม่ส่งผลต่อไฟโบรอิน ทำให้ค่าความแข็งแรงดึงของเส้นใยไหมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก [5] แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า

ใช้สารละลายผสมระหว่างโซเดียมคาร์บอเนต และโซเดียมไบคาร์บอเนตมีแนวโน้มที่จะให้ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดในกลุ่มที่ทำการ

ศึกษา ส่วนเวลาที่ใช้ในการลอกกาวไม่ส่งผลต่อค่าความแข็งแรงดึงของเส้นใยไหมที่ได้เช่นเดียวกับในกรณีของค่าร้อยละการลอกกาว



รูปที่ 2 ค่าความแข็งแรงดึงของเส้นใยไหมดิบและเส้นใยไหมหลังการลอกกาวด้วยสารเคมีชนิดต่าง ๆ


สำหรับค่าร้อยละการดึงยึด ณ จุดขาดพบว่าไม่มีความแตกต่างกันสำหรับสารเคมีแต่ละชนิด ดังแสดงในรูปที่ 3 แต่โดยภาพรวมแล้วพบว่าที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น (สูตรที่ 9-12 ที่ 100 องศาเซลเซียส) ให้แนวโน้มของค่าร้อยละการดึงยึด ณ จุดขาดลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการใช้อุณหภูมิที่ 80 องศาเซลเซียส (สูตรที่ 1-4) หรือที่ 90 องศาเซลเซียส (สูตรที่ 5-8) หรือเมื่อเทียบกับเส้นใยไหมก่อนการลอกกาว เนื่องจากที่อุณหภูมิสูงไฟโบรอินบางส่วนถูกทำลาย

ทำให้เกิดการเสียสภาพของเส้นใยได้ ค่าร้อยละการดึงยึด ณ จุดขาดจึงมีค่าลดลง

ส่วนค่ามอดุลัสที่พิจารณาจากค่าความเครียด 8% (ซึ่งเป็นค่ามอดุลัสในช่วงเริ่มต้น ก่อนเริ่มเกิดจุดคราก (Yield point) ที่ความเครียดประมาณ 15%) พบว่าเส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวแล้วแสดงค่ามอดุลัสที่ 8% ลดลงทุกสูตรเมื่อเทียบกับเส้นใยไหมดิบที่ยังไม่ผ่านการลอกกาว (รูปที่ 4) เนื่องจากกาวไหมทำให้เส้นใยไหมก่อนการลอกกาวมีความแข็งแรงความกระด้างมากกว่า ค่ามอดุลัสซึ่งเป็นค่าที่

บอกถึงความแข็งของวัสดุจึงมีค่าสูงกว่าเส้นใยไหมหลังการลอกกาวที่มีความนุ่มมากขึ้นเมื่อนำกาวไหมออก [5] ส่วนที่อุณหภูมิ 80 และ 90 องศาเซลเซียส (สูตรที่ 1-4 และ 5-8 ตามลำดับ) นั้นค่า มอดูลัสที่ได้จากการลอกกาวด้วยสารเคมีต่างชนิดกันมีค่าใกล้เคียงกัน และเวลาที่แตกต่างกันในการ ลอกกาวไม่ส่งผลให้ค่า


มอดูลัสที่ 8% เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่เมื่อพิจารณาที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แล้วพบว่า การใช้สารละลายผสมระหว่าง โซเดียมคาร์บอเนตและโซเดียมไบคาร์บอเนต ให้ค่ามอดูลัสที่ 8% สูงที่สุด แต่การใช้โซเดียมคาร์บอเนตให้ค่ามอดูลัสที่ 8% ที่ต่ำที่สุด



รูปที่ 3 ค่าร้อยละการดึงยืด ณ จุดขาดของเส้นใยไหมดิบและเส้นใยไหมหลังการลอกกาวด้วยสารเคมีชนิดต่าง ๆ

จากลักษณะทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของเส้นใยไหมที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นสามารถสรุปได้ว่า สารเคมีที่ควรเลือกใช้ในการลอกกาวควรเป็นสารละลายผสมระหว่าง โซเดียมคาร์บอเนตและโซเดียมไบคาร์บอเนต เนื่องจากการใช้สารละลายผสมให้ค่าของ

สมบัติเชิงกลที่ไม่แตกต่างไปจาก เส้นใยไหมก่อนการลอกกาวมากนัก นอกจากนี้ยังทำให้เส้นใยไหมมีลักษณะทางกายภาพ เช่น สี ความมันเงา ความนุ่มดีกว่าการใช้สารเคมีชนิดอื่นอีกด้วย



รูปที่ 4 ค่ามอดูลัสที่ 8% ของเส้นใยไหมดิบและเส้นใยไหมหลังการลอกกาวด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ

สำหรับการใช้ไหมในการลอกกาวที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสให้ค่าร้อยละการลอกกาวและสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุด แต่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า คือ ที่อุณหภูมิ 80 และ 90 องศาเซลเซียสสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ทำให้ค่าร้อยละการลอกกาวและสมบัติเชิงกลเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสมากนัก ผลการทดลองพบว่าการลอกกาวที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสทำให้ได้เส้นใยไหมที่มีลักษณะหยิกงอ ซึ่งจะเป็อุปสรรคสำหรับการกรอและงานต่อไป [6] ดังนั้นจึงควรเลือกใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสในการลอกกาว

นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการลอกกาวไม่มีผลต่อค่าร้อยละการลอกกาวหรือสมบัติ

เชิงกลที่ได้ เมื่อพิจารณาจากความยาวแล้วพบว่าการลอกกาวที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 นาทีให้เส้นใยไหมที่มีสีค่อนข้างเหลือง แต่เมื่อเพิ่มเวลาในการลอกกาวเป็น 30 นาทีพบว่าเส้นใยไหมที่ได้มีความยาวเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมในการลอกกาวไหมจึงควรใช้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที

4. สรุปผลการทดลอง

สารละลายต่างในการลอกกาวควรเป็นสารละลายผสมระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตและโซเดียมไบคาร์บอเนต โดยใช้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสและเวลา 30 นาที ซึ่งทำให้ได้

เส้นใยไหมที่มีลักษณะทางกายภาพและสมบัติเชิงกลที่ดี กล่าวคือ เป็นเส้นใยที่มีความนุ่ม มันเงาและมีความแข็งแรงแต่การใช้ไตรเอทิลเอมีนในการลอกกาวนั้นพบว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรงและมีราคาแพง ถึงแม้จะให้ค่าร้อยละการลอกกาวที่ดีแต่สมบัติเชิงกลที่ได้ไม่แตกต่างไปจากการใช้ด่างจำพวกเกลือแต่อย่างใด

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์เส้นใยไหมจากบริษัท จิม ทอมป์สัน ไหมไทย จำกัด ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เอกสารอ้างอิง

[1] Hatch, K.L., in "Textile Science", West Publishing, New York, 1993, p. 155-160.

[2] วีรศักดิ์ อุดมกิจเดชา วิทยาการเส้นใย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 2542 หน้า 90-91

[3] มินะกาเว โมโตอิ วิทยาการไหม แพลโดย เข็มชัย เหมะจันทร์และเออิชิ คาวาอิ คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย กรมส่งเสริมการค้าส่งออก กรุงเทพฯ 2530 หน้า 59-63

[4] Dunaway, D.L., Thiel, B. L. and Viney, C., "Tensile Mechancial Property Evaluation of Natural and Epoxide-Treated Silk Fibres", *J. of Appl. Polym. Sci.*, 1995, 58, 675-683.

[5] Sadoc, F., Rorchagin, M. and Matetsky, A., in "Chemical Technology of Fibrous Materials", MIV Publisher, London, 1973, p.56-67.

[6] รายงานประจำปีจากส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2537 หน้า 23-25

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้