

คุณสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนทองคำเจือด้วยสี้อม

OPTICAL PROPERTIES OF DYE-DOPED Au  
NANOSTRUCTURES



โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนทองคำเจือด้วยสี้อม  
OPTICAL PROPERTIES OF DYE-DOPED Au  
NANOSTRUCTURES



b.002654/4  
i.....

TB00121

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์)  
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2558

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# OPTICAL PROPERTIES OF DYE-DOPED Au NANOSTRUCTURES



A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF  
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE  
(APPLIED PHYSICS)

DEPARTMENT OF PHYSICS, FACULTY OF SCIENCE  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG  
ACADEMIC YEAR 2015

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ      คุณสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนทองคำเจือด้วยสี้อม  
 Optical Properties of Dye-Doped Au Nanostructures  
 ชื่อนักศึกษา                      นางสาวภรณ์ทิพวรรณ นุชโสภา รหัสนักศึกษา 55051574  
    นางสาวรัชฎาพร ร่องโสภา                      รหัสนักศึกษา 55051592  
    นางสาวลลิตา ฤทธิ์สอาด                      รหัสนักศึกษา 55051599  
 ปริญญา                              วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)  
 ภาควิชา                              ฟิสิกส์  
 ปีการศึกษา                        2558  
 อาจารย์ที่ปรึกษา                ผศ.ดร.กฤษกร ไ้้เจริญรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้  
 โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)  
 ประจำปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
ผศ.ดร.ภัทธริยา ดำรงค์ศักดิ์ ประธานกรรมการ	
ดร.อาภาภรณ์ สุกุลการะเวก กรรมการ	
ดร.พิศาล สุขวิสูตร กรรมการ	
ผศ.ดร.กฤษกร ไ้้เจริญรัตน์ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ	คุณสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนทองคำเจือด้วยสีย้อม
ชื่อนักศึกษา	นางสาวภรณ์ทิพวรรณ นุชโสภา รหัสนักศึกษา 55051574 นางสาวรัชฎาพร ร่องโสภา รหัสนักศึกษา 55051592 นางสาวลลิตา ฤทธิ์สอาด รหัสนักศึกษา 55051599
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
ภาควิชา	ฟิสิกส์
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ปีการศึกษา	2558
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.กฤษกร โฉ่เจริญรัตน์

### บทคัดย่อ

โครงการพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางแสงของวัสดุทองร่วมกับสีย้อม Rhodamine 6G ในรูปของสารละลายและฟิล์มบาง โดยเตรียมสารละลาย Au และ R6G ที่ความเข้มข้นต่างๆ ในส่วนการเตรียมฟิล์มบางจะใช้แม่พิมพ์ที่ทำขึ้นเอง ซึ่งจะได้แผ่นฟิล์มบางที่มีความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร การศึกษาสมบัติทางแสงของสารตัวอย่างทั้งในรูปของสารละลายและฟิล์มบางจะวัดได้โดยเครื่อง UV-VIS spectrometer พบว่า สารละลาย Au ความเข้มข้น  $2.1 \times 10^3$  M ต่อสารละลาย Rhodamine 6G ความเข้มข้น 1 M ให้ค่า Fluorescence Enhancement Ratio ที่สูงสุด จึงเป็นเงื่อนไขของความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดของ Au ที่มีต่อ R6G ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการถ่ายเทอิเล็กตรอนอิสระได้ดีที่สุดจาก Au ไปยังชั้นระดับพลังงานต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนอยู่ของ R6G

คำสำคัญ : ทองคำ, ฟลูออเรสเซนซ์, สีย้อมR6G

<b>Title</b>	Optical Properties of Dye-Doped Au Nanostructures
<b>Students</b>	Miss Phonthippawan Nuchsopa Student ID 55051574 Miss Ratchadapon Rongsopa Student ID 55051592 Miss Lahlita Ritsa-ard Student ID 55051599
<b>Degree</b>	Bachelor of Science (Applied Physics)
<b>Department</b>	Physics
<b>Faculty</b>	Science
<b>University</b>	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
<b>Academic Year</b>	2015
<b>Advisor</b>	Asst. Prof. Dr. Kitsakorn Locharoenrat

### Abstract

This project aims to study the optical properties of Gold with Rhodamine 6G in the formations of a solutions and thin films. The Au and R6G solutions were mixed with different concentrations. For preparation of the thin films using our own home-made mold, we obtain the sample with thickness of about 1 millimeter. The optical properties of the samples in the formations of solutions and thin films were measured by a UV-VIS spectrometer. It is found that Au solution at concentration of  $2.1 \times 10^3$  M and the solution of Rhodamine 6G at concentration of 1 M offers the optimized fluorescence enhancement. This dominance is attributed to the free electron transfer from Au to the lowest unoccupied molecular orbital of R6G

**Keywords** : Gold, Fluorescence, Rhodamine 6G

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการพิเศษฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องมาจากความกรุณาและความร่วมมือของทุกๆท่าน ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กฤษกร โล่เจริญรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ที่ให้คำปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือแนะนำที่ดีในการปรับปรุงข้อบกพร่องในการทำโครงการพิเศษ

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ภทริยา กิตติเตชาชาญ ที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการทดลองและอุปกรณ์ในการทดลองทั้งหมด

ขอขอบพระคุณ นางสาวณิชาร บูลพิภพอนันต์ ที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในการทดลอง

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวที่ให้การศึกษา การอบรม เลี้ยงดู ช่วยเหลือในทุกๆด้าน รวมทั้งเพื่อนๆพี่น้อง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้จัดทำโครงการขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้



นางสาวภรณ์ทิพวรรณ นุชโสภา  
นางสาวรัชฎาพร รongโสภา  
นางสาวลลิตา ฤทธิสอาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูป	ซ
คำย่อ/สัญลักษณ์	ญ
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
<b>บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b>	
2.1 फिल्मบางลูมิเนสเซนส์	3
2.1.1 สารเรืองแสง	3
2.1.2 วัสดุตัวกลาง	4
2.1.3 กลไกการเรืองแสงของสารเรืองแสง	5
2.1.4 กลไกการดูดกลืนแสงของสารเรืองแสง	7
2.1.5 กฎแห่งการดูดกลืนแสง	8
2.1.6 สเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer)	9
2.2 สมบัติพื้นฐานของทองคำ (Au)	11
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	13
<b>บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย</b>	
3.1 เครื่องมือและระบบการวัดที่เกี่ยวข้องงานวิจัย	14
3.1.1 แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดไฟทั้งสแตน	14
3.1.2 เส้นใยแก้วนำแสง	14
3.1.3 เครื่องสเปกโตรมิเตอร์	15
3.1.4 อุปกรณ์จذبียดใยแก้วนำแสง	16
3.1.5 ไดโอดเปล่งแสง	17
3.2 การเตรียมแม่พิมพ์	18
3.2.1 วัสดุและอุปกรณ์	18

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.2.2 ขั้นตอนในการทำแม่พิมพ์	18
3.3 การจัดเตรียม R6G และ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์มบาง	19
3.3.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง	19
3.3.2 ขั้นตอนในการเตรียมสารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้นต่างๆ	19
3.3.3 ขั้นตอนในการเตรียม R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์มบาง	19
3.3.4 ขั้นตอนในการเตรียม R6G ในรูปของสารละลายและฟิล์มบาง	20
3.4 การศึกษาสมบัติทางแสงของ R6G และ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์มบาง	22
3.4.1 การวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสง	22
3.4.2 การวัดสเปกตรัมลูมิเนสเซนซ์	23
<b>บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล</b>	
4.1 ผลการศึกษาสมบัติทางแสงของสารละลาย Au, R6G และ การเลือก LED	24
4.1.1 ผลการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของสารละลาย Au	24
4.1.2 ผลการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของสารละลาย R6G	25
4.1.3 ผลการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ของสารละลาย R6G	26
4.1.4 ผลการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของสารละลาย Au และการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ของสารละลาย R6G	27
4.1.5 การเลือกการกระตุ้นแสงด้วย LED	28
4.2 ผลการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ของ R6G+Au	29
4.2.1 ผลการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ของ R6G+Au ในรูปของสารละลาย	30
4.2.2 ผลการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ R6G+Au ในรูปของฟิล์มบาง	35
4.3 เปรียบเทียบการศึกษา Fluorescence Enhancement ของ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์มบาง	40
4.3.1 การศึกษา Fluorescence Enhancement Ratio ของR6G+Au ในรูปของสารละลาย	40
4.3.2 การศึกษา Fluorescence Enhancement Ratio ของ R6G+Au ในรูปของฟิล์มบาง	42
4.3.3 เปรียบเทียบการศึกษา Fluorescence Enhancement Ratio ของ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์มบาง	44

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปลผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปลผลการวิจัย	45
5.2 ข้อเสนอแนะงานวิจัย	45
เอกสารอ้างอิง	46
ภาคผนวก	47



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แผนการดำเนินงานวิจัย	2
2.1 ชนิดของลูมิเนสเซนซ์ประเภทต่างๆ	5
3.1A การเตรียมสารละลาย R6G+Au ที่ความเข้มข้นต่างๆ	20
3.1B การเตรียมฟิล์มบาง R6G+Au ที่ความเข้มข้นต่างๆ	20
3.2A การเตรียมสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้นต่างๆ	21
3.2B การเตรียมฟิล์มบาง R6G ที่ความเข้มข้นต่างๆ	21
4.1 แสดงความเข้มข้นของสารละลาย R6G และ สารละลาย R6G+Au ที่ความเข้มข้นค่าต่างๆ	29
4.2 Maximum Fluorescence Intensity ของ R6G+Au ในรูปของสารละลาย	41
4.3 Maximum Fluorescence Intensity ของ R6G+Au ในรูปของฟิล์มบาง	43



# สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1 โครงสร้างแผ่นรวมแสงลูมิเนสเซนซ์	1
2.1 แผนภาพแสดงการเกิดฟลูออเรสเซนซ์และฟอสฟอเรสเซนซ์	6
2.2 แผนภาพแสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสง	7
2.3 กลไกการดูดกลืนแสงและสเปกตรัมการเปลี่ยนแปลงระดับ	7
2.4 รูปแสดงปริมาณแสงที่ฉายผ่านมายังสารและปริมาณแสงที่ถูกส่งผ่านออกมา	8
2.5 องค์ประกอบของเครื่องสเปกโตรมิเตอร์	10
2.6 Double beam spectrophotometer	11
2.7 กระบวนการสั่นของพลาสมอน (plasmon oscillation) สำหรับอนุภาคทรงกลม	12
2.8 การเปล่งแสงของอนุภาคนาโนทองคำที่มีลักษณะรูปร่างต่างๆ ตามความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน	12
3.1 เครื่องฉายแสงจากหลอดทั้งสแตน	14
3.2 สายใยแก้วนำแสงสำหรับนำส่งแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ	15
3.3 สายใยแก้วนำแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 ไมโครเมตร (ซ้าย) และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ไมโครเมตร (ขวา)	15
3.4 เครื่องสเปกโตรมิเตอร์	16
3.5 อุปกรณ์จับยึดเส้นใยแก้วนำแสง	16
3.6 อุปกรณ์จับยึดแผ่นฟิล์ม Au/PMMA และควิเวท	16
3.7 ไดโอดเปล่งแสง	17
3.8 การเตรียมแม่พิมพ์	18
3.9 การติดตั้งอุปกรณ์ในการวัดค่าการดูดกลืนของสารตัวอย่าง	22
3.10 การติดตั้งอุปกรณ์ในการวัดค่าสเปกตรัมลูมิเนสเซนซ์แบบใช้ High power LED	23
4.1 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลาย Au	24
4.2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 1, 2, 4, 6 และ 8 $\mu\text{M}$	25
4.3 สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงของสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น 6 $\mu\text{M}$	26
4.4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนแสงของสารละลาย Au และการปลดปล่อยแสงของสารละลาย R6G	27
4.5 สเปกตรัมของ LED สีเขียว	28
4.6 สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลาย R6G+Au ที่มีความเข้มข้นต่างๆกัน	30
4.7 สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้นต่างๆกัน	31
4.8 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลาย ระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 1	32
4.9 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลาย ระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.10 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลาย ระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 3	33
4.11 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลาย ระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 4	33
4.12 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลาย ระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 5	34
4.13 สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มบาง R6G+Au ที่มีความเข้มข้นต่างๆกัน	35
4.14 สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มบาง R6G ที่มีความเข้มข้นต่างๆกัน	36
4.15 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มบาง ระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 1	37
4.16 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มบาง ระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 2	37
4.17 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มบาง ระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample	38
4.18 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มบาง ระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 4	38
4.19 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มบาง ระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 5	39
4.20 Fluorescence Enhancement Ratio สำหรับค่าการปลดปล่อยแสงของ R6G+Au ในรูปของสารละลาย	40
4.21 Fluorescence Enhancement Ratio สำหรับค่าการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มบาง	42
4.22 กราฟเทียบระหว่าง Fluorescence Enhancement Ratio สำหรับค่าการปลดปล่อยแสงของ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์มบาง	44

## คำย่อและสัญลักษณ์

คำย่อ/สัญลักษณ์	คำอธิบาย
A	ค่าการดูดกลืนแสงของสาร ( Absorbance )
Au	ทองคำ
DCM	สารทำละลาย Dichloromethane
$E_g$	พลังงานของช่องว่างแถบพลังงาน ( Band gap energy )
LED	Light emitting diodes
LSCs	อุปกรณ์รวมแสงลูมิเนสเซนส์ ( Luminescent Solar Concentrators )
nm	นาโนเมตร
PMMA	พอลิเมทิลเมทาคริเลต ( Polymethyl Methacrylate )
R6G	Rhodamine 6G
T	ค่าการส่งผ่าน ( Transmittance )
UV	Ultra violet
VIS	Visible
$\lambda$	ความยาวคลื่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## คำนำ

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการพิเศษ เรื่องคุณสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนทองคำเจือด้วยสีย้อม เป็นการศึกษาสมบัติทางแสงของวัสดุทองร่วมกับสีย้อมในรูปของสารละลายและฟิล์มบาง ที่มีความเข้มข้นค่าต่างๆ ซึ่งในเนื้อหาของงานวิจัยได้อธิบายวิธีการเตรียมสารละลายและฟิล์มบางของอนุภาคนาโนทองคำ ซึ่งมีการใช้เครื่องมือ UV-VIS spectrometer ในการวัดคุณสมบัติทางแสง

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอขอบคุณ ผศ.ดร.กฤษกร โล้เจริญรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำจนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี



คณะผู้จัดทำ

1 มีนาคม 2559


# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย

ในปัจจุบัน การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์รวมแสงลูมิเนสเซนซ์ (Luminescent Solar Concentrators : LSCs ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยหลายกลุ่ม เนื่องจากมีข้อได้เปรียบมากกว่าการใช้เลนส์หรือกระจกในการรวมแสงหลายประการ คือสามารถใช้ประโยชน์จากแสงที่ตกกระทบได้ทั้งแสงตรง และแสงที่เกิดจากการกระเจิงจากชั้นบรรยากาศหรือก้อนเมฆ นอกจากนี้ต้นทุนของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้อุปกรณ์รวมแสงลูมิเนสเซนซ์ยังต่ำกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เลนส์ในการรวมแสง ทำให้ไม่ต้องอาศัยระบบหล่อเย็นในการลดอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์

อุปกรณ์รวมแสงลูมิเนสเซนซ์ มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์โปร่งแสง ซึ่งภายในแผ่นหรือฟิล์มมีโมเลกุลของสารเรืองแสงกระจายอยู่ทั่วแผ่นและบริเวณด้านขอบของแผ่นประกบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 โครงสร้างแผ่นรวมแสงลูมิเนสเซนซ์

เมื่อแสงตกกระทบบนผิวหน้าของแผ่นรวมแสง วัสดุลูมิเนสเซนซ์ภายในแผ่นจะดูดกลืนแสงในย่านพลังงานที่เหมาะสมและคายพลังงานออกมาในรูปของแสงลูมิเนสเซนซ์ โดยแสงลูมิเนสเซนซ์จะถูกปลดปล่อยออกมาทุกทิศทางและแสงบางส่วนถูกดูดกลืนด้วยสารเรืองแสงที่อยู่ภายในแผ่น จะเคลื่อนที่อยู่ภายในแผ่นรวมแสง โดยอาศัยกลไกการสะท้อนกลับหมด (Total internal reflection) และเคลื่อนที่ไปยังเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประกบติดอยู่บริเวณขอบของแผ่นรวมแสง ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์ทำการแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป

โครงการพิเศษนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมสารเรืองแสงในรูปของสารละลายและฟิล์มร่วมกับทองนาโน โดยผู้วิจัยจะได้ทำการศึกษาระบวนการในการจัดเตรียมสารเรืองแสง รวมถึงทำการศึกษาสมบัติทางแสงของสารเรืองแสงที่จัดเตรียมได้ อาทิ การคายพลังงานในรูปของแสงลูมิเนสเซนซ์ เป็นต้น

## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อเตรียมวัสดุทองคำร่วมกับสีย้อม Rhodamine 6G ในรูปของสารละลายและฟิล์ม
2. เพื่อศึกษาสมบัติทางแสงของวัสดุทองคำร่วมกับสีย้อม Rhodamine 6G ในรูปของสารละลายและฟิล์ม

## 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1. ศึกษาทฤษฎีของวัสดุทองคำ (Au) ในระดับนาโน
2. จัดเตรียมสารละลายและฟิล์มจากวัสดุทองคำ (Au) ที่มีความเข้มข้นที่ค่าต่างๆ ร่วมกับสีย้อม
3. ศึกษาสมบัติทางแสงของวัสดุ (Au) ร่วมกับสีย้อมในรูปของสารละลายและฟิล์ม

## 1.4 วิธีดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโนและสีย้อมแสงลูมิเนสเซนส์

ขั้นตอนที่ 2 สั่งซื้อวัสดุสำหรับจัดเตรียมสารละลายและฟิล์ม

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมสารละลายและฟิล์มจาก R6G + Au

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาสมบัติเชิงแสงของสารละลายและฟิล์มจาก R6G + Au

ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมเล่มโครงการพิเศษ

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานวิจัย

การดำเนินงาน	ระยะเวลา ปีการศึกษา 2558									
	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
ขั้นตอนที่ 1										
ขั้นตอนที่ 2										
ขั้นตอนที่ 3										
ขั้นตอนที่ 4										
ขั้นตอนที่ 5										

## 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดเตรียมสารละลายและฟิล์ม
2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวัดสมบัติทางแสงของสารละลายและฟิล์ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

# ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงานและทฤษฎีพื้นฐานของฟิล์มลูมิเนสเซนซ์ และทองคำ

## 2.1 ฟิล์มลูมิเนสเซนซ์

ส่วนประกอบของฟิล์มลูมิเนสเซนซ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

### 2.1.1 สารเรืองแสง

สารเรืองแสงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในฟิล์มลูมิเนสเซนซ์ เนื่องจากเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการเกิดกลไกการเรืองแสง หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นวัสดุสำคัญในการแปลงความยาวคลื่นหรือพลังงานของแสง สมบัติของสารเรืองแสงที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้งานในรูปแบบของอุปกรณ์มีดังนี้

- มีความเสถียรเชิงแสง
- มีค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดกลืนสูงเพื่อให้เกิดการดูดกลืนแสงได้ดี
- มีย่านการดูดกลืนแสงที่กว้างและสามารถปลดปล่อยแสงในย่านที่เหมาะสมกับเซลล์แสงอาทิตย์
- ไม่เกิดปรากฏการณ์ดูดกลืนซ้ำ
- ราคาถูกและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันยังไม่มีสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ชนิดใดที่มีสมบัติครบถ้วนดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ในสารแต่ละชนิดจะมีข้อได้เปรียบและข้อบกพร่องที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของสาร ซึ่งขอยกตัวอย่างสาร 2 ชนิดดังนี้

- สารเรืองแสงชนิดอนินทรีย์ (Inorganic dyes)

สารเรืองแสงชนิดอนินทรีย์มีข้อได้เปรียบกว่าสารเรืองแสงชนิดอื่นคือมีความทนทานต่อความร้อนได้สูง และในสารอนินทรีย์จำพวกสารจากธาตุ rare earth จะมีการเกิดปรากฏการณ์การดูดกลืนซ้ำขึ้นน้อย นอกจากนั้นสารอนินทรีย์ยังมีความเสถียรเชิงแสงสูง แต่มีข้อบกพร่องในเรื่องของประสิทธิภาพในการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ได้ค่อนข้างต่ำ และมีความสามารถดูดกลืนแสงได้ไม่ดีนัก ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือการใช้ความเข้มข้นของสารที่มากขึ้น แต่การแก้ปัญหาดังกล่าววิธีนี้จะทำให้โอกาสในการเกิดปัญหาการดูดกลืนซ้ำเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ตัวอย่างสารเรืองแสงชนิดอนินทรีย์ เช่น Eosin B (EB), Fast Sulphon Black F (FSF) , Solochrome Black T (SBT) และ Rhodamine 6G

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- สารเรืองแสงชนิดอินทรีย์ ( Organic dyes) สารเรืองแสงชนิดอินทรีย์มีข้อได้เปรียบกว่าสารชนิดอื่น คือ มีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงและสเปกตรัมแสงลูมิเนสเซนซ์อยู่ในย่านความยาวคลื่นที่หลากหลาย และมีสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงที่สูง อีกทั้งในสารอินทรีย์หลายชนิดมีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์สูงเข้าใกล้หนึ่ง และในปัจจุบันยังได้มีการสังเคราะห์สารอินทรีย์ชนิดใหม่ขึ้นอย่างแพร่หลายเพื่อให้มีการดูดกลืนแสงที่ครอบคลุมหลายความยาวคลื่นและปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ได้สูง แต่มีข้อบกพร่องในแง่ของความเสถียรเชิงแสงที่ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้สารอินทรีย์หลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยแสง ลูมิเนสเซนซ์สูงจะปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ที่มีความยาวคลื่นในช่วงของแสงสีเขียว-เหลือง ซึ่งถ้าพิจารณาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอนย่านแสงดังกล่าวจะไกลจากแถบ พลังงาน  $E_g$  (1.12 eV) ของสารซิลิกอนอยู่มาก ตัวอย่างสารเรืองแสงชนิดอินทรีย์ เช่น สีย้อมอะโซ (azo dyes) และ สีย้อมแอนควิโนน (amino anthraquinone)

### 2.1.2 วัสดุตัวกลาง

วัสดุตัวกลางในฟิล์มลูมิเนสเซนซ์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางเดินแสงให้กับโฟตอนที่ถูกปลดปล่อยจากกลไกการเรืองแสง ลักษณะสมบัติของวัสดุตัวกลางที่ดี ดังนี้

- มีความโปร่งแสง
- มีความเสถียรในเชิงเคมี
- สามารถขึ้นรูปได้ง่าย
- มีแรงเชิงกลสูง
- ทนทานต่อสภาพอากาศในฤดูกาลต่างๆได้ดี
- มีความหนาแน่นต่ำ
- ราคาถูก
- ไม่มีความเป็นพิษ

จากสมบัติที่แสดงข้างต้น พบว่ามีสารหลายชนิดที่คุณสมบัติเหมาะสม เช่น สารพอลิเมอร์ โปร่งแสงจำพวกพอลิเมทิลเมทาคริเลต (Polymethyl Methacrylate : PMMA) เป็นต้น ซึ่งสาร PMMA เป็นวัสดุตัวกลางที่มีความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความโดดเด่นในเรื่องของความเหนียว ทนความร้อน คงทนต่อการใช้งาน มีความเสถียรในเชิงเคมีที่สูง มีน้ำหนักเบา มีเสถียรภาพเชิงแสง มีราคาถูกและง่ายต่อการสังเคราะห์อีกด้วย ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการนำมาเป็นวัสดุตัวกลางที่ทนทานต่อแสงอาทิตย์ได้ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## Polymethyl Methacrylate (PMMA)

PMMA รู้จักกันดีในชื่อว่าการค้าที่ว่า เพลคซิกกลาส(Plexiglass) ลูไซท์(Lucite) โพลีกลาส (Polyglass) PMMA มีลักษณะใส ไม่มีสี สามารถให้แสงส่องผ่านได้ถึง 92% มีความแข็งแรงและทนทานต่อดินฟ้าอากาศได้ดีกว่า Polystyrene สมบัติเชิงกล และความคงทนต่อความร้อนดีมาก ส่วนสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้าดีปานกลาง เนื่องจากสมบัติเด่นของ PMMA คือ ความโปร่งใส และการนำไปย้อมสีได้ง่าย จึงถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบรถยนต์ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟท้าย กระจกรถยนต์ หน้าปัดเข็มไมล์ ประโยชน์การใช้งานอื่นๆ เช่น ป้ายโฆษณา แวนตาเลนส์ ใช้ทำกระจกแทนแก้ว หลังคาโปร่งแสง ก้อนน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องประดับ เป็นต้น

### 2.1.3 กลไกการเรืองแสงของสารเรืองแสง

แสงที่ดูดกลืนโดยโมเลกุลของสารเรืองแสงที่อยู่ภายในฟิล์มลูมิเนสเซนซ์ถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานในการกระตุ้นอิเล็กตรอนในอะตอมของโมเลกุลสารเรืองแสงอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่สูงขึ้นหรืออยู่ในสถานะกระตุ้นและเพื่อให้เข้าสู่ความเสถียรของระบบ อิเล็กตรอนในสถานะดังกล่าวจะตกกลับมายังสถานะพื้น กระบวนการตกกลับลงมาของอิเล็กตรอนจากสถานะกระตุ้นมายังสถานะพื้นจะมีการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ (Luminescence) ออกมา แสงลูมิเนสเซนซ์สามารถจำแนกได้หลายประเภทดังตารางที่ 2.1 ซึ่งแต่ละประเภทจะถูกแบ่งตามแหล่งพลังงานที่กระตุ้นโมเลกุลของสารเรืองแสงแล้วทำให้เกิดการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์

ตารางที่ 2.1 ชนิดของลูมิเนสเซนซ์ประเภทต่างๆ

ชนิดของลูมิเนสเซนซ์	แหล่งพลังงานในการกระตุ้นโมเลกุล
Bioluminescence	Biological process
Cathodoluminescence	Cathode ray
Chemiluminescence	Chemical energy
Electroluminescence	Electric field
Photoluminescence	Photon
Thermoluminescence	Thermal

สารเรืองแสงได้อาศัยหลักการในการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ประเภทโฟโตลูมิเนสเซนซ์ ซึ่งมีแหล่งพลังงานในการกระตุ้นโมเลกุลสารเรืองแสงเป็นแสงอาทิตย์ที่มาจากกระตบบนผิวหน้าของฟิล์มลูมิเนสเซนซ์ โดยโฟโตลูมิเนสเซนซ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ฟลูออเรสเซนซ์และฟอสฟอเรสเซนซ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับ Lifetime และกลไกการเกิด


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ฟลูออเรสเซนซ์ (Fluorescence)

เมื่ออิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงมากผ่านกระบวนการลดระดับพลังงานแบบไม่เกิดแสง จนกระทั่ง เมื่ออิเล็กตรอนในโมเลกุลลดระดับพลังงานมาถึงระดับพลังงานการสั่นต่ำสุดของสถานะเดี่ยว ในสถานะกระตุ้นจะเกิดการลดระดับพลังงานไปยังสถานะพื้น ซึ่งการลดระดับพลังงานไปยังสถานะพื้นนี้ จะเกิดการคายพลังงานออกมาในรูปของแสงทันที หลังจากการฉายแสง โดยมี Lifetime ประมาณ  $10^8 - 10^9$  วินาที เรียกกระบวนการคายพลังงานนี้ว่า “ฟลูออเรสเซนซ์” ดังรูปที่ 2.1

- ฟอสฟอเรสเซนซ์ (Phosphorescence)

การคายพลังงานในกระบวนการนี้จะแตกต่างจากการคายพลังงานแบบฟลูออเรสเซนซ์ เนื่องจากฟอสฟอเรสเซนซ์เป็นการลดระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในระดับพลังงานการสั่นต่ำสุดของสถานะสามของสถานะกระตุ้น และเกิดการลดระดับพลังงานไปยังสถานะพื้นนี้ จะทิ้งช่วงระยะหนึ่งก่อน จึงจะเกิดการคายพลังงานออกมาในรูปของแสง โดยมี Lifetime ประมาณ  $10^{-4} - 20$  วินาที เรียกกระบวนการคายพลังงานแสงแบบนี้เรียกว่า “ฟอสฟอเรสเซนซ์” ดังรูปที่ 2.1




รูปที่ 2.1 แผนภาพแสดงการเกิดฟลูออเรสเซนซ์และฟอสฟอเรสเซนซ์ [1]

กระบวนการคายพลังงานแบบที่เกิดแสงทั้งสองชนิดจะปลดปล่อยพลังงานออกมาในย่านความยาวคลื่นที่ยาวกว่าความยาวคลื่นที่กระตุ้นโมเลกุล โดยการเลื่อนของสเปกตรัมแสงลูมิเนสเซนซ์ ถูกเรียกว่า “Stoke shift” ซึ่งมีนิยามว่าคือระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดของสเปกตรัมการดูดกลืนแสง และสเปกตรัมแสงลูมิเนสเซนซ์ ในการเกิดฟอสฟอเรสเซนซ์ระยะห่างจากจุดสูงสุดของทั้งสองสเปกตรัมจะมากกว่าการเกิดฟลูออเรสเซนซ์ เพราะว่าชั้นพลังงานของสถานะสามในสถานะกระตุ้นสูงกว่าสถานะเดี่ยวในสถานะกระตุ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า


ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.2 แผนภาพแสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสง [2]

### 2.1.4 กลไกการดูดกลืนแสงของสารเรืองแสง

กลไกการดูดกลืนแสง คือ กระบวนการที่พลังงานของแสงที่ถูกถ่ายเทไปยังอะตอม ไอออน หรือโมเลกุลที่อยู่ในตัวกลาง การดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างใดๆ สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ ดูดกลืนในระดับอะตอมและดูดกลืนในโมเลกุล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่แสงนั้นทำอันตรกิริยา



รูปที่ 2.3 กลไกการดูดกลืนแสงและสเปกตรัมการเปลี่ยนแปลงระดับ

- การดูดกลืนแสงหรือพลังงานที่ทำให้อนุภาคเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากสถานะปกติหรือสถานะพื้น (ground state) ไปยังสถานะที่มีระดับพลังงานสูงกว่าหรือสถานะกระตุ้น (excited state) เราเรียกกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือการทรานสิชัน (transition)

- การเปลี่ยนระดับพลังงานของอนุภาคนี้จะต้องอาศัยพลังงานที่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าผลต่างของระดับพลังงานระหว่างสถานะพื้นและสถานะกระตุ้น ซึ่งค่าความถี่ (พลังงาน) น้อยสุดของโฟตอนที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานของอนุภาคที่มีค่าเท่ากับ


$$E_1 - E_0 = hv \quad (2.1)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเปลี่ยนระดับพลังงานของอนุภาคจากสถานะพื้นไปยังสถานะที่สูงกว่าจะเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ ย้ายจากชั้น  $E_0$  ไปยัง  $E_1$  (ดูดกลืนแสงความยาวคลื่น  $\lambda_2$ ) หรือ จาก  $E_0$  ไปยัง  $E_2$

### 2.1.5 กฎแห่งการดูดกลืนแสง

เมื่อฉายแสงผ่านตัวกลางใดๆ จะเกิดอันตรกิริยาระหว่างแสงและอนุภาคตัวกลางที่แสงเคลื่อนที่ผ่าน การวิเคราะห์ว่าแสงถูกดูดกลืนภายในตัวกลางได้มากหรือน้อยเพียงใดนั้น สามารถกระทำได้โดยอาศัยกฎของ เบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert's Law) ซึ่งเป็นกฎที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงที่ฉายผ่านมายังสารและปริมาณแสงที่ถูกส่งผ่านออกมา



รูปที่ 2.4 รูปแสดงปริมาณแสงที่ฉายผ่านมายังสารและปริมาณแสงที่ถูกส่งผ่านออกมา

เนื่องจากค่าการดูดกลืนจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer - Lambert law) ดังสมการ

$$A = cl\varepsilon \quad (2.2)$$

เมื่อ  $A$  = ค่าการดูดกลืนแสงของสาร (absorbance)

$l$  = ระยะทางที่แสงผ่านตัวอย่างหรือความกว้างของฟิล์มบาง (cm)

$c$  = ความเข้มข้นของสาร (M)

$\varepsilon$  = สัมประสิทธิ์การดูดกลืนของสาร ( $L \text{ mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ )

Absorbance (A) นิยามสมการได้เป็น

$$A = \log \frac{I_0}{I} = -\log T \quad (2.3)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ค่าทราสมิตแตนซ์ (Transmittance)

นอกจากการพิจารณาค่าแอมพลิจูดของแสงซึ่งในการวิเคราะห์ความสามารถในการดูดกลืนแสงของสสารใดๆแล้ว ปริมาณสำคัญอีกปริมาณที่มีจะถูกพิจารณาร่วมกันคือ ค่าทราสมิตแตนซ์ (Transmittance) ซึ่งคือค่าที่บอกถึงความสามารถในการยอมให้แสงผ่านของสสาร

$$T = \frac{I}{I_0} \times 100 \% \quad (2.4)$$

เมื่อ  $T$  = ค่าทราสมิตแตนซ์ (Transmittance)

$I_0$  = ความเข้มแสงที่ฉายผ่านมายังฟิล์มบาง

$I$  = ความเข้มแสงที่ถูกส่งผ่านออกมาฟิล์มบาง

### 2.1.6 สเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer)

สเปกโตรมิเตอร์ คือเครื่องมือวัดเชิงแสงชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจวัดคุณสมบัติเฉพาะของแสงได้แก่ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมากนำไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์สเปกโตรสโคปิกเพื่อระบุชนิดของสสาร ผลการวัดที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากความเข้มของแสงที่แตกต่างกัน แต่บางทีก็อาจเกิดจากปรากฏการณ์โฟลราเรซก็ได้ ตัวแปรอิสระได้แก่ความยาวคลื่นของแสง มีระบุเป็นหน่วยย่อยของเมตร หรือบางครั้งก็ระบุเป็นสัดส่วนของพลังงานโฟตอน เช่น หมายเลขคลื่น หรืออิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับความยาวคลื่นอยู่แล้ว เราใช้สเปกโตรมิเตอร์ในกระบวนการวิเคราะห์สเปกโตรสโคปิก โดยสร้างเส้นสเปกตรัมขึ้น และตรวจวัดความยาวคลื่นกับความเข้ม สามารถวัดได้ตั้งแต่รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ ไปจนถึงรังสีอินฟราเรด ถ้าอ่านความถี่ของคลื่นที่สนใจตกอยู่ในย่านของสเปกตรัมที่ตามองเห็น มักเรียกการศึกษาเช่นนั้นว่า “spectrophotometry” [3]

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่อง UV-VIS spectrophotometer ประกอบไปด้วย

1. Light source แหล่งกำเนิดรังสีเป็นส่วนที่ให้รังสีในช่วงความยาวคลื่นที่ต้องการออกมาอย่างต่อเนื่องและคงที่ รวมทั้งมีความเข้มแสงที่มากพอ หลอดกำเนิดรังสีมีหลายชนิดตามความยาวคลื่นรังสีที่เปล่งออกมา เช่น ช่วง UV จะใช้หลอด H2 and D2 lamp ให้ความยาวคลื่นอยู่ในย่าน 160-380 nm และช่วง visible ใช้หลอด Tungsten/halogen ให้ความยาวคลื่นในช่วง 240-2,500 nm เป็นต้น


2. Monochromator เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมแสงโดยจะทำให้แสงที่ออกมาจากต้นกำเนิดแสงซึ่งเป็นพอลิโครเมติก ให้เป็นแสงโมโนโครเมติก ซึ่งเป็นแถบแสงแคบๆ หรือมีความยาวคลื่นเดียวใช้ฟิลเตอร์ ปริซึม หรือเกรตติง

3. Cell sample เซลล์ที่ใช้บรรจุสารละลายตัวอย่าง บางครั้งอาจเรียกว่า Cuvettes ที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ เซลล์ที่ทำด้วยแก้วจะใช้ได้เฉพาะช่วง visible เพราะแก้วจะดูดกลืนรังสีในช่วง UV ได้ และเซลล์ที่ทำด้วยซิลิกา และควอตซ์ ซึ่งใช้ได้ทั้งช่วง UV และ visible

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. Detector ทำหน้าที่ในการวัดความเข้มของรังสีที่ถูกดูดกลืนโดยการแปลงพลังงานคลื่นรังสีเป็นพลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดรังสีมีหลายชนิดที่นิยม ได้แก่ Photomultiplier tube และเครื่องวัดแสงชนิดซิลิกอนไดโอด Silicon diode detector [4]




รูปที่ 2.5 องค์ประกอบของเครื่องสเปกโตรมิเตอร์

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ใช้โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. Single-Beam spectrophotometer เมื่อลำรังสีออกจากแหล่งกำเนิดรังสีจะผ่านเลนส์โมโนโครเมเตอร์ที่เป็นเกรตติง ผ่านสารตัวอย่าง แล้วจึงเข้าสู่อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ เนื่องจากสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ประเภทนี้ใช้ลำรังสีเพียงลำเดียวผ่านจากโมโนโครเมเตอร์ไปสู่สารละลายที่ต้องการวัด ลำรังสีนี้จะเข้าสู่อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเลย การวัดแต่ละครั้งจึงต้องใช้เซลล์ 2 เซลล์ให้ลำรังสีผ่านสลับกัน

2. Double-Beam Spectrophotometer (รูปที่ 2.6) ลำรังสีจะผ่านโมโนโครเมเตอร์ 2 ครั้งด้วยกัน ทำให้ได้ลำรังสีความยาวคลื่นเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและความละเอียดมากขึ้น เมื่อออกจาก Exit slit แล้ว ลำรังสีจะไปสู่อุปกรณ์ตัดลำรังสี (Beam chopper) ก็จะสะท้อนไปผ่านสารตัวอย่าง ในขณะที่เดียวกันลำรังสีจะผ่านไปผ่านสารอ้างอิง ด้วยวิธีนี้ ลำรังสีลำเดียวที่ผ่านโมโนโครเมเตอร์จะถูกอุปกรณ์ตัดลำรังสีแยกออกเป็นลำรังสีสองลำที่มีความเข้มเท่ากันตลอดเวลา เมื่อลำรังสีทั้งสองนี้ไปตกกระทบ phototube ความแตกต่างของความเข้มจะกลายเป็นสัญญาณส่งต่อไปยังอุปกรณ์บันทึกสัญญาณต่อไปในการใช้สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบลำรังสีคู่



รูปที่ 2.6 Double beam spectrophotometer [5]

ค่าช่องว่างแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำมีความสัมพันธ์กับค่าความยาวคลื่น ( $\lambda$ ) ตามสมการดังนี้

$$E_g = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{หรือ} \quad E_g \text{ (in eV)} = \frac{1240}{\lambda \text{ (in nm)}} \quad (2.5)$$

เมื่อ  $E_g$  = พลังงานของช่องว่างแถบพลังงาน (Band gap energy)

$c$  = ความเร็วของแสง (Velocity of light)

$h$  = ค่าคงที่ของพลังค์ (Planck constant)

$\lambda$  = ค่าความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมา (Emitted wavelength)

## 2.2 สมบัติพื้นฐานของทองคำ (Au)


ทองคำ (Au) มีลักษณะทั่วไป คือ มักเป็นสารแขวนลอยในตัวทำละลาย เช่น น้ำ หรือสารเคมีอื่นๆ มีสีต่างๆ เช่น แดง ม่วง ฟ้า เขียว เป็นต้น เป็นสารไม่ละลายน้ำ (water insoluble) และไม่ลุกติดไฟ (Non-flammable)

ทองคำ เป็นธาตุที่รู้จักกันโดยทั่วไป โดยมีลักษณะสมบัติที่เป็นธาตุเฉื่อย มักไม่ทำปฏิกิริยาเมื่อทองคำมีขนาดเล็กลงจนอยู่ในระดับนาโนที่มีขนาดตั้งแต่ 5 นาโนเมตรขึ้นไป จะยังคงมีลักษณะสมบัติเหมือนกันกับทองคำทั่วไป แต่เมื่อมีขนาดต่ำกว่า 5 นาโนเมตร จะมีลักษณะสมบัติที่แตกต่างจากทองคำ ได้แก่ สีของอนุภาคนาโนของทองคำจะมีสีหลากหลาย เช่น แดง ฟ้า เขียว หรือน้ำตาล


เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปเผยแพร่ขึ้นด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งไม่ได้ปรากฏเป็นสีทองเหมือนกับทองคำทั่วไป สีที่แตกต่างนี้เกิดจากการทำปฏิกิริยาของอิเล็กตรอนใน conduction band ของอนุภาคนาโนโลหะกับสนามไฟฟ้าที่มาจากแสงที่ตกกระทบ ซึ่งทำให้เกิดการแทรกสอดของอิเล็กตรอนใน conduction band เกิดขึ้น ซึ่งการแทรกสอดนี้เรียกว่า Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR) ซึ่งเกิดภายใต้สเปคตรัมของแสง visible และแสงใกล้อินฟราเรด เห็นอีม่วง ดังรูปที่ 2.7 โดยการเปล่งแสงสีต่างๆ นี้จะขึ้นอยู่กับรูปร่างของอนุภาคนาโนของทองคำ เช่น ทองคำในรูปของแท่งนาโนจะสามารถดูดซับแสงได้ดีที่ความยาวคลื่น 800-1200 นาโนเมตร เป็นต้น การเปล่งแสงของอนุภาคนาโนทองคำที่มีรูปร่างแตกต่างกันแสดงในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.7 กระบวนการสั่นของพลาสมอน (plasmon oscillation) สำหรับอนุภาคทรงกลม [6]



รูปที่ 2.8 การเปล่งแสงของอนุภาคนาโนทองคำที่มีลักษณะรูปร่างต่างๆ ตามความยาวคลื่นที่แตกต่าง [7]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี ค.ศ. 2012 C. C. Vidyasagar และคณะ ได้ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุคานาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีการสังเคราะห์ ZnO และ Cd-ZnO จากการทดลอง พบว่า โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคนาโนถูกนำมาวิเคราะห์โดยการศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) นอกจากนี้คุณสมบัติทางแสงและช่องว่างแถบพลังงานถูกศึกษาโดยสเปกตรัมการดูดกลืนแสงย่านอัลตราไวโอเล็ตถึงแสงย่านตามองเห็น แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการเจือด้วย Cd จะทำให้ช่องว่างแถบพลังงานลดลงด้วยการเพิ่มขึ้นของอนุภาคนาโน การอบ ซึ่งอยู่ในช่วง 3.38 – 3.26 eV จากนั้นทำการเตรียมฟิล์ม Cd-ZnO โดยมีการใช้สีย้อมที่แตกต่างกัน อาทิเช่น Eosin B (EB) , Fast Sulphon Black F (FSF) และ Solochrome Black T (SBT)

ในปี ค.ศ. 2014 S.Majumder และคณะ ได้มีการสังเคราะห์ Au-TiO<sub>2</sub> โดยวิธีการ sol-gel โดยทำการศึกษา Photoluminescence (PL) และ Photoconductivity (PC) ของ TiO<sub>2</sub> และ Au-TiO<sub>2</sub> จากการทดลอง พบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลดปล่อย Photoluminescence ของ Au-TiO<sub>2</sub> เมื่อเทียบกับ TiO<sub>2</sub> นั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากผลของ Fluorescence resonance energy transfer และ Surface Plasmon resonance

ในปี ค.ศ. 2010 B.Karthikeyanm ได้มีการสังเคราะห์ Au-polyvinyl alcohol nanocomposite และ rhodamine-6G doped Au-polyvinyl alcohol nanocomposite polymer films ซึ่งเตรียมที่อนุภาคนาโนทอง จากการศึกษา Steady state fluorescence พบว่า อนุภาคนาโนรับเรืองแสงของ rhodamine-6G โดย Fluorescence quenching ถูกวิเคราะห์จาก like Förster resonant energy transfer, nanometal surface energy transfer and electron transfer to metallic conduction bands. นอกจากนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราการสลายตัวเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอนุภาคนาโนทองคำ และยิ่งขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคนาโน

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

ในบทนี้จะอธิบายถึงเครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมถึงกระบวนการในการจัดเตรียมสารเรืองแสงร่วมกับทองคำนาโน และการทดสอบสมบัติทางแสงของสารเรืองแสงที่จัดเตรียมขึ้น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักดังนี้

1. เครื่องมือและระบบการวัดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. การเตรียมแม่พิมพ์
3. การจัดเตรียม R6G และ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์ม
4. การศึกษาสมบัติทางแสงของ R6G และ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์ม

#### 3.1 เครื่องมือและระบบการวัดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

##### 3.1.1 แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดไฟทั้งสแตน

แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดไฟทั้งสแตน (MEGALIGHT 100) ดังรูปที่ 3.1 ซึ่งสเปกตรัมแสงได้จากการวัดเป็นแสงในความยาวคลื่น 200-1100 นาโนเมตร



รูปที่ 3.1 เครื่องฉายแสงจากหลอดทั้งสแตน

##### 3.1.2 เส้นใยแก้วนำแสง

- สายใยแก้วนำแสงสำหรับนำส่งแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 สายใยแก้วนำแสงสำหรับนำส่งแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ


- สายใยแก้วนำแสง (Avantaes FC-UV200-2) ลักษณะดังรูปที่ 3.3 สายใยแก้วนำแสงทำหน้าที่ในการนำส่งแสงที่ผ่านสารตัวอย่างเข้าสู่เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ สายใยแก้วนำแสงมีขนาดความยาว 2 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 ไมโครเมตร และ 600 ไมโครเมตร โดยใช้ในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการวัดสมบัติเชิงแสงสายใยแก้วนำแสง



รูปที่ 3.3 สายใยแก้วนำแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 ไมโครเมตร (ซ้าย)  
และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ไมโครเมตร (ขวา)

### 3.1.3 เครื่องสเปกโตรมิเตอร์

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ (UV/VIS Spectrometer Avantasvaspec-EDU) เป็นเครื่องที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่า intensity ที่อยู่ในช่วง Ultra violet (UV) และ Visible (VIS) ความยาวคลื่นที่วัดได้ประมาณ 200-1100 นาโนเมตร โดยในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการวัดสมบัติเชิงแสงควรใช้สเปกโตรมิเตอร์เดิมทุกครั้ง ลักษณะดังรูป 3.4



รูปที่ 3.4 เครื่องสเปกโตรมิเตอร์

### 3.1.4 อุปกรณ์จับยึดใยแก้วนำแสง


อุปกรณ์จับยึด ทำหน้าที่ในการจับยึดสายใยแก้วนำแสงทั้งเส้น

- อุปกรณ์จับยึดสายใยแก้วนำแสง มีลักษณะดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 อุปกรณ์จับยึดเส้นใยแก้วนำแสง

- อุปกรณ์จับยึดแผ่นฟิล์ม Au/PMMA และคิวเวท มีลักษณะดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 อุปกรณ์จับยึดแผ่นฟิล์ม Au/PMMA และคิวเวท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.1.5 ไดโอดเปล่งแสง

ไดโอดเปล่งแสงจะถูกยึดติดกับอุปกรณ์ระบายความร้อน โดยที่ความเข้มแสงสูงสุดอยู่ที่ความยาวคลื่น 527 นาโนเมตร (แสงสีเขียว) ซึ่งจะใช้ไดโอดเปล่งแสงสำหรับในการกระตุ้นสารเรืองแสง



รูปที่ 3.7 ไดโอดเปล่งแสง

การเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง เพื่อศึกษาสมบัติทางแสงในรูปของสารละลายและฟิล์ม

- การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสง สายใยแก้วนำแสงที่เชื่อมต่อกับเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ จะถูกวางให้ตรงกับแหล่งกำเนิดแสง
- การศึกษาสเปกตรัมการปลดปล่อยแสง สายใยแก้วนำแสงที่เชื่อมต่อกับเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ จะถูกวางทำมุม 90 องศา กับแหล่งกำเนิดแสง (กรณีสารละลาย) และ จะถูกวางทำมุมองศาที่เหมาะสมกับแหล่งกำเนิดแสง (กรณีฟิล์ม)


## 3.2 การเตรียมแม่พิมพ์

### 3.2.1 วัสดุและอุปกรณ์

1. กระจกสไลด์
2. เทปกาว
3. ไม้บรรทัด
4. คัตเตอร์

### 3.2.2 ขั้นตอนในการทำแม่พิมพ์

1. นำเทปกาวมาแปะลงบนกระจกสไลด์ 5 ครั้ง จนได้ความหนาเทปกาวประมาณ 1 มิลลิเมตร
2. ทำการวัดช่องขนาด ยาว 1 เซนติเมตร และกว้าง 1 เซนติเมตร จำนวน 2 ช่อง/สไลด์
3. นำคัตเตอร์มากรีดเทปกาวออกตามขนาดที่วัดไว้
4. จะได้แม่พิมพ์ที่จะนำมาใช้ในการทดลอง



รูปที่ 3.8 การเตรียมแม่พิมพ์

### 3.3 การจัดเตรียม R6G และ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์ม

#### 3.3.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง

1. สารวัสดุทอง (Au) เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 nm ความยาว 83 nm
2. สารทำละลาย Dichloromethane (DCM)
3. สาร Polymethyl Methacrylate (PMMA)
4. สาร Rhodamine 6G
5. อะซิโตน
6. เอทานอล
7. บล็อกขึ้นงาน
8. คิวเวท
9. เครื่องเขย่าสาร
10. ขวดแก้วและฝาปิด

#### 3.3.2 ขั้นตอนในการเตรียมสารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้นต่างๆ

1. เตรียมสารละลาย R6G ความเข้มข้น  $10^{-3}$  M ปริมาตร 10 ml ( Stock Solution )
2. เตรียมสารละลาย R6G โดยการเจือจางที่ความเข้มข้นต่างๆกัน คือ 1 uM, 2 uM, 4 uM, 6 uM และ 8 uM ปริมาตร 10 ml จากข้อ 1
3. นำสารละลาย R6G ความเข้มข้นต่างๆ ปริมาตร 1 ml มาวัดค่าการดูดกลืน และการเปล่งแสง

#### 3.3.3 ขั้นตอนในการเตรียม R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์ม

1. เตรียมสารละลาย R6G ความเข้มข้น  $10^{-3}$  M ปริมาตร 10 ml ( Stock Solution )
2. เตรียมสารละลาย R6G ความเข้มข้น 6 uM ปริมาตร 10 ml จากข้อ 1
3. นำสารละลาย R6G ความเข้มข้น 6 uM ปริมาตร 1 ml มาวัดค่าการดูดกลืน และการเปล่งแสง
4. นำสารละลาย Au ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 1 ml มาวัดค่าการดูดกลืน และการเปล่งแสง
5. นำสารละลาย Au ผสมกับสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้นค่าต่างๆ ดังตารางที่ 3.1A
6. นำสารละลายที่ได้จากข้อ 5 ใส่ลงในคิวเวท และนำมาวัดค่าการดูดกลืนและการเปล่งแสง
7. นำสารละลายจากข้อ 6 เทลงในขวด ซึ่งมี PMMA 0.4 g ทุกขวด ดังตารางที่ 3.1B
8. นำสารที่เตรียมไว้ในข้อ 7 มาเขย่าแล้วเทลงในบล็อกขึ้นงาน จะได้ฟิล์มออกมา

ตารางที่ 3.1A การเตรียมสารละลาย R6G+Au ที่ความเข้มข้นต่างๆ

ขวดที่	R6G 6uM (ml)	Au 0.09 M (ml)	DCM (ml)
1	0.5	0.5	1
2	0.75	0.25	1
3	0.875	0.125	1
4	0.9375	0.0625	1
5	0.96875	0.03125	1

ตารางที่ 3.1B การเตรียมฟิล์ม R6G+Au ที่ความเข้มข้นต่างๆ

ขวดที่	R6G 6uM (ml)	Au 0.09 M (ml)	DCM (ml)	PMMA (g)
1	0.5	0.5	1	0.4
2	0.75	0.25	1	0.4
3	0.875	0.125	1	0.4
4	0.9375	0.0625	1	0.4
5	0.96875	0.03125	1	0.4

### 3.3.4 ขั้นตอนในการเตรียม R6G ในรูปของสารละลายและฟิล์ม

1. เตรียมสารละลาย R6G ความเข้มข้น  $10^{-3}$  M ปริมาตร 10 ml ( Stock Solution )
2. เตรียมสารละลาย R6G ความเข้มข้น 6 uM ปริมาตร 10 ml จากข้อ 1
3. นำสารละลาย R6G ความเข้มข้น 6 uM ปริมาตร 1 ml มาวัดค่าการดูดกลืนและการเปล่งแสง
4. ผสมสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้นค่าต่างๆ ดังตารางที่ 3.2A
5. นำสารละลายที่ได้จากข้อ 4 ใส่ลงในควิวเวท และนำมาวัดค่าการดูดกลืนและการเปล่งแสง
6. นำสารละลายจากข้อ 5 เทลงในขวด ซึ่งมี PMMA 0.4 g ทุกขวด ดังตารางที่ 3.2B
7. นำสารที่เตรียมไว้ในข้อ 6 มาเขย่าแล้วเทลงในบล็อกขึ้นงาน จะได้ฟิล์มออกมา

ตารางที่ 3.2A การเตรียมสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้นต่างๆ

ขวดที่	R6G 6 $\mu$ M (ml)	DCM (ml)	DCM (ml)
1	0.5	0.5	1
2	0.75	0.25	1
3	0.875	0.125	1
4	0.9375	0.0625	1
5	0.96875	0.03125	1

ตารางที่ 3.2B การเตรียมฟิล์ม R6G ที่ความเข้มข้นต่างๆ

ขวดที่	R6G 6 $\mu$ M (ml)	DCM (ml)	DCM (ml)	PMMA (g)
1	0.5	0.5	1	0.4
2	0.75	0.25	1	0.4
3	0.875	0.125	1	0.4
4	0.9375	0.0625	1	0.4
5	0.96875	0.03125	1	0.4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.4 การศึกษาสมบัติทางแสงของ R6G และ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์ม


#### 3.4.1 การวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสง

##### 3.4.1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง

1. เครื่องสเปกโตรมิเตอร์
2. สายใยแก้วนำแสง (ใช้ทั้ง 600 ไมโครเมตร และ 200 ไมโครเมตร)
3. เครื่องฉายแสงจากหลอดทั้งสแตน
4. อุปกรณ์จับยึดเส้นใยแก้วนำแสง
5. อุปกรณ์จับยึดแผ่นฟิล์ม Au/PMMA และคิ้วเวท

##### 3.4.1.2 ขั้นตอนในการทดลอง

1. ติดตั้งอุปกรณ์ดังรูป 3.9



รูปที่ 3.9 การติดตั้งอุปกรณ์ในการวัดค่าการดูดกลืนของสารตัวอย่าง

2. เปิดโปรแกรม Avasoft รุ่น 7.4
3. ทำการวัด background ของเครื่องสเปกโตรมิเตอร์
4. ทำการวัดค่าการดูดกลืนของตัวอย่าง ตามตารางที่ 3.1 และ 3.2  
ใช้ DCM เป็นตัวเทียบอ้างอิง เมื่อวัดในรูปของสารละลาย  
ใช้ ฟิล์ม PMMA เป็นตัวเทียบอ้างอิง เมื่อวัดในรูปของฟิล์ม


### 3.4.2 การวัดสเปกตรัมลูมิเนสเซนซ์

#### 3.4.2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง

1. เครื่องสเปกโตรมิเตอร์
2. สายใยแก้วนำแสง (ใช้ทั้ง 600 ไมโครเมตร และ 200 ไมโครเมตร)
3. High power LED
4. อุปกรณ์จับยึดเส้นใยแก้วนำแสง
5. อุปกรณ์จับยึดแผ่นฟิล์ม Au/PMMA และควิเวท

#### 3.4.2.2 ขั้นตอนในการทดลอง

1. ติดตั้งอุปกรณ์ดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 การติดตั้งอุปกรณ์ในการวัดค่าสเปกตรัมลูมิเนสเซนซ์แบบใช้ High power LED

2. เปิดโปรแกรม Avasoft รุ่น 7.4
3. ทำการวัด background ของเครื่องสเปกโตรมิเตอร์
4. ทำการวัดค่าสเปกตรัมลูมิเนสเซนซ์ของตัวอย่าง ตามตารางที่ 3.1 และ 3.2


## บทที่ 4

# ผลการวิจัยและอภิปรายผล

### 4.1 ผลการศึกษาสมบัติทางแสงของสารละลาย Au, R6G และ การเลือก LED

#### 4.1.1 ผลการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของสารละลาย Au


จากการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของสารละลาย Au ที่มีความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 1 ml ก่อนการเจือจาง ด้วยเครื่อง UV-VIS spectrometer ได้สเปกตรัมการดูดกลืนแสง ดังรูปที่ 4.1 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารละลาย Au มีพีคการดูดกลืนแสงอยู่ที่ความยาวคลื่นประมาณ 520 nm ซึ่งอยู่ในย่านแสงวิสิเบิล



รูปที่ 4.1 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลาย Au

#### 4.1.2 ผลการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของสารละลาย R6G


จากการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของสารละลาย R6G โดยการเจือจางที่ความเข้มข้นต่างๆกัน คือ 1  $\mu\text{M}$ , 2  $\mu\text{M}$ , 4  $\mu\text{M}$ , 6  $\mu\text{M}$  และ 8  $\mu\text{M}$  ได้สเปกตรัมการดูดกลืนแสง ดังรูปที่ 4.2 จากกราฟจะเห็นได้ว่า สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น 6  $\mu\text{M}$  มีค่าการดูดกลืนแสงประมาณ 0.4 ที่ความยาวคลื่น 520 nm ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าการดูดกลืนแสงของ Au เนื่องจากไม่ต้องการที่จะให้ผลของตัวสีย้อมไปบดบังอิทธิพลของ Au ต่อการเปล่งแสงของตัวสีย้อมเอง



รูปที่ 4.2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 1, 2, 4, 6 และ 8  $\mu\text{M}$

### 4.1.3 ผลการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ของสารละลาย R6G


จากการศึกษาการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ของสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น 6  $\mu\text{M}$  ดังรูปที่ 4.3 จะเห็นได้ว่า สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น 6  $\mu\text{M}$  มีค่าการปลดปล่อยแสงที่ความยาวคลื่น 557 nm ซึ่งอยู่ในย่านแสงวิสิเบิล



รูปที่ 4.3 สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงของสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น 6 $\mu\text{M}$

#### 4.1.4 ผลการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของสารละลาย Au และการปลดปล่อยแสงของสารละลาย R6G


จากความสัมพันธ์ของสมบัติการดูดกลืนแสงของ Au จากรูปที่ 4.1 และการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ของ R6G จากรูปที่ 4.3 จะได้ผลดังรูปที่ 4.4 จากกราฟจะเห็นว่า ผลการดูดกลืนแสงของ Au อยู่ที่ความยาวคลื่นประมาณ 520 nm ให้พื้นที่ที่ทับซ้อนกับการปลดปล่อยแสงของ R6G ที่ความยาวคลื่น 557 nm ซึ่งมีการเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่สูงขึ้น



รูปที่ 4.4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนแสงของสารละลาย Au และการปลดปล่อยแสงของสารละลาย R6G

#### 4.1.5 การเลือกการกระตุ้นแสงด้วย LED

จากการเลือกการกระตุ้นสารตัวอย่างด้วย LED ได้ผลดังรูปที่ 4.5 จะเห็นได้ว่า LED สีเขียว ให้ค่าความยาวคลื่นที่ 527 nm ซึ่งเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงให้กับ Au



รูปที่ 4.5 สเปกตรัมของ LED สีเขียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 4.2 ผลการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ของ R6G+Au


จากการทดลองได้เตรียมสารละลาย R6G และ สารละลาย R6G+Au ที่มีความเข้มข้นค่าต่างๆกันดังแสดงในตารางที่ 4.1 กระตุ้นสารตัวอย่างด้วย LED สีเขียว และทำการวัดสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงของสารละลาย จะได้ผลการทดลอง R6G+Au แสดงดังรูปที่ 4.6 และ R6G แสดงดังรูปที่ 4.7 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.1 แสดงความเข้มข้นของสารละลาย R6G และสารละลาย R6G+Au ที่ความเข้มข้นค่าต่างๆ

Sample	สารละลาย R6G ( $\mu\text{M}$ )	สารละลาย R6G+Au	
		R6G ( $\mu\text{M}$ )	Au (mM)
1	1.50	1.50	22.50
2	2.25	2.25	11.25
3	2.62	2.62	5.62
4	2.81	2.81	2.81
5	2.90	2.90	1.40


#### 4.2.1 ผลการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ของ R6G+Au ในรูปของสารละลาย

จากการทดลองในหัวข้อ 3.3.3 ตารางที่ 3.1A การศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ในรูปของสารละลาย ที่ถูกจัดเตรียมขึ้นจาก R6G+Au ที่มีความเข้มข้นต่างกัน ด้วยเครื่อง UV-VIS spectrometer ได้สเปกตรัมการปลดปล่อยแสง R6G+Au ดังรูปที่ 4.6 จากกราฟจะเห็นได้ว่า สารละลาย R6G+Au ที่จัดเตรียมจะเปล่งแสงได้มากขึ้น เมื่อความเข้มข้นของ Au มีค่าสูงขึ้น สารละลาย R6G+Au เปล่งแสงในย่านความยาวคลื่น 450-650 nm และมีพีคการเปล่งแสงสูงสุด ที่ความยาวคลื่น 545 nm




รูปที่ 4.6 สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลาย R6G+Au ที่มีความเข้มข้นต่างๆกัน

จากการทดลองในหัวข้อ 3.3.4 ตารางที่ 3.2A การศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนส์ในรูปของสารละลาย ที่ถูกจัดเตรียมขึ้นจาก R6G ที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ได้สเปกตรัมการปลดปล่อยแสง ดังรูปที่ 4.7 จากกราฟจะเห็นได้ว่า สารละลาย R6G ที่จัดเตรียมจะเปล่งแสงได้มากขึ้น เมื่อความเข้มข้นของสารมีค่าสูงขึ้น สารละลาย R6G เปล่งแสงในย่านความยาวคลื่น 450-650 nm และมีพีคการปลดปล่อยแสงสูงสุด ที่ความยาวคลื่น 545 nm




รูปที่ 4.7 สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กัน

ผลของความเข้มข้นต่างๆ กันของสารละลาย Au ที่มีต่อค่าการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนซ์ของสารละลาย R6G แสดงดังรูปที่ 4.8 - 4.12 ตามลำดับ




รูปที่ 4.8 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลายระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 1




รูปที่ 4.9 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลายระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.10 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลายระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 3



รูปที่ 4.11 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลายระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 4


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.12 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของสารละลายระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 5


## 4.2.2 ผลการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ R6G+Au ในรูปของฟิล์ม

จากการทดลองในหัวข้อ 3.3.3 ตารางที่ 3.1B การศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนซ์ในรูปของฟิล์ม ที่ถูกจัดเตรียมขึ้นจาก R6G+Au ที่มีความเข้มข้นต่างๆกัน ได้สเปกตรัมการปลดปล่อยแสง R6G+Au ดังรูปที่ 4.13 จากกราฟจะเห็นได้ว่า แผ่นฟิล์ม R6G+Au เปล่งแสงในช่วงความยาวคลื่น 450-650 nm และมีพีคการเปล่งแสงสูงสุด ที่ความยาวคลื่น 545 nm




รูปที่ 4.13 สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์ม R6G+Au ที่มีความเข้มข้นต่างๆกัน

จากการทดลองในหัวข้อ 3.3.4 ตารางที่ 3.2B การศึกษาสมบัติการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนส์ในรูปของฟิล์ม ที่ถูกจัดเตรียมขึ้นจาก R6G ที่มีความเข้มข้นต่างๆกัน ได้สเปกตรัมการปลดปล่อยแสง ดังรูปที่ 4.14 จากกราฟจะเห็นได้ว่า ฟิล์ม R6G ที่จัดเตรียมจะเปล่งแสงได้มากขึ้น เมื่อความเข้มข้นของสารมีค่าสูงขึ้น ในย่านความยาวคลื่น 450-650 nm และมีพีคการปลดปล่อยแสงสูงสุด ที่ความยาวคลื่น 550 nm นอกจากนี้เรายังสังเกตเห็นเล็กๆที่ความยาวคลื่นประมาณ 520 nm เป็นผลเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดแสงจาก LED




รูปที่ 4.14 สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์ม R6G ที่มีความเข้มข้นต่างๆกัน

ผลของความเข้มข้นต่างๆ กันของสารละลาย Au ที่มีต่อค่าการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนซ์ของสารละลาย R6G แสดงดังรูปที่ 4.15 - 4.19 ตามลำดับ



รูปที่ 4.15 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 1




รูปที่ 4.16 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มระหว่าง R6G+Au


และ R6G ของ Sample 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.17 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 3



รูปที่ 4.18 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.19 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์มระหว่าง R6G+Au และ R6G ของ Sample 5


### 4.3 เปรียบเทียบการศึกษา Fluorescence Enhancement ของ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์ม

ค่า Fluorescence Enhancement Ratio ระหว่างสารละลาย R6G และสารละลาย R6G+Au ทำการคำนวณโดยอาศัยสมการ

$$\text{Fluorescence Enhancement Ratio} = \frac{\text{Fluorescence Peak R6G+Au}}{\text{Fluorescence Peak R6G}} \quad (4.1)$$

#### 4.3.1 การศึกษา Fluorescence Enhancement Ratio ของ R6G+Au ในรูปของสารละลาย

จากการศึกษา Fluorescence Enhancement Ratio ที่ได้จากการปลดปล่อยแสงของ R6G+Au ในรูปของสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ โดยการนำค่าการปลดปล่อยแสงสูงสุดของ R6G+Au (Sample) มาเทียบเป็นอัตราส่วนกับ R6G (Reference) จากตารางที่ 4.2 จะได้ประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นของการปลดปล่อยแสงฟลูออเรสเซนซ์ ดังรูป 4.20 พบว่า Sample 2 และ 3 จะมีค่า Enhancement Ratio ที่สูงสุด



รูปที่ 4.20 Fluorescence Enhancement Ratio สำหรับค่าการปลดปล่อยแสงของ R6G+Au ในรูปของสารละลาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2 Maximum Fluorescence Intensity ของ R6G+Au ในรูปของสารละลาย


Sample	Molar Ratio (Au : R6G)	Maximum Fluorescence Intensity		
		R6G	R6G+AU	R6G+AU / R6G
1	$15.0 \times 10^3 : 1$	165.41	112.76	0.681700018
2	$5.0 \times 10^3 : 1$	127.11	173.38	1.364015420
3	$2.1 \times 10^3 : 1$	135.40	185.77	1.372008863
4	$1.0 \times 10^3 : 1$	167.87	196.88	1.172812295
5	$0.4 \times 10^3 : 1$	211.40	155.90	0.737464522



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3.2 การศึกษา Fluorescence Enhancement Ratio ของ R6G+Au ในรูปของฟิล์ม

จากการศึกษา Fluorescence Enhancement Ratio ที่ได้จากการปลดปล่อยแสงของ R6G+Au ในรูปของฟิล์มที่มีความเข้มข้นต่างๆ โดยการนำค่าการปลดปล่อยแสงสูงสุดของ R6G+Au (Sample) มาเทียบเป็นอัตราส่วนกับ R6G (Reference) จากตารางที่ 4.3 จะได้ประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นของการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนส์ ดังรูป 4.21 พบว่า Sample 2 จะมีค่า Enhancement Ratio สูงสุด



รูปที่ 4.21 Fluorescence Enhancement Ratio สำหรับค่าการปลดปล่อยแสงในรูปของฟิล์ม

ตารางที่ 4.3 Maximum Fluorescence Intensity ของ R6G+Au ในรูปของฟิล์ม


Sample	Molar Ratio (Au : R6G)	Maximum Fluorescence Intensity		
		R6G	R6G+AU	R6G+AU / R6G
1	$15.0 \times 10^3 : 1$	4396.60	1667.30	0.379224856
2	$5.0 \times 10^3 : 1$	5642.60	11072.00	1.962216000
3	$2.1 \times 10^3 : 1$	7033.90	10200.00	1.450120133
4	$1.0 \times 10^3 : 1$	7358.80	7273.80	0.988449204
5	$0.4 \times 10^3 : 1$	8388.10	3273.40	0.390243321



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3.3 เปรียบเทียบการศึกษา Fluorescence Enhancement Ratio ของ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์ม

Fluorescence Enhancement Ratio ของ R6G+Au ในรูปของสารละลาย จากรูปที่ 4.20 และในรูปของฟิล์ม จากรูปที่ 4.21 นำมาเปรียบเทียบได้ดังรูป 4.22



รูปที่ 4.22 กราฟเทียบระหว่าง Fluorescence Enhancement Ratio สำหรับค่าการปลดปล่อยแสงของ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์ม

พบว่า Sample 3 ทั้งสารละลายและฟิล์มน่าจะให้ค่า Fluorescence Enhancement Ratio ที่สูงสุด นั้นหมายความว่า เป็นเงื่อนไขของความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดของ Au ที่มีต่อ R6G ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการถ่ายเทอิเล็กตรอนอิสระได้ดีที่สุดจาก Au ไปยังชั้นระดับพลังงานต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนอยู่ (Lowest Unoccupied Molecular Orbital : LUMO) ของ R6G ส่วนการลดลงของความเข้มข้นของ Au นั้นแทบจะไม่มีผลกระทบต่อ การปลดปล่อยแสงฟลูออเรสเซนซ์ นั้นหมายความว่า ฟลูออเรสเซนซ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเกิดจากฟลูออเรสเซนซ์จากสีย้อมเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ Au นั้นอาจจะทำให้เกิดการปลดปล่อยแสงฟลูออเรสเซนซ์ลดลง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่อะตอมของ Au มีโอกาสที่จะเข้ามาชนกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพในการถ่ายเทอิเล็กตรอนจาก Au ไปยัง R6G ให้เป็นไปได้น้อยลง

## บทที่ 5

# สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

### 5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนทองคำเจือด้วยสีย้อม โดยจัดเตรียมสารเรืองแสงจาก Au และ R6G ในรูปของสารละลายและฟิล์มผ่านแม่พิมพ์ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาระบวนการในการจัดเตรียมสารเรืองแสง รวมถึงทำการศึกษาสมบัติทางแสงของสารเรืองแสงที่เตรียมได้ คือ การดูดกลืนแสง การคายพลังงานในรูปของแสงลูมิเนสเซนซ์และการศึกษา Fluorescence Enhancement Ratio ซึ่งการศึกษาทั้งหมดในงานวิจัยนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ Au ให้ผลการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นประมาณ 520 nm โดยให้พื้นที่ทับซ้อนกับการปลดปล่อยแสงของ R6G ที่ความยาวคลื่น 557 nm ส่วนการเลือกการกระตุ้นแสงต่อสารตัวอย่าง เราจะใช้ LED สีเขียว ที่ให้ค่าความยาวคลื่นที่ 527 nm ในส่วนของการศึกษา Fluorescence Enhancement Ratio ที่ได้จากการปลดปล่อยแสงของ R6G+Au ในรูปของสารละลายและฟิล์ม ที่มีความเข้มข้นต่างๆ พบว่า Sample 3 ทั้งสารละลายและฟิล์มให้ค่า Enhancement Ratio ที่สูงสุด นั้นหมายความว่า เป็นเงื่อนไขของความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดของ Au ที่มีต่อ R6G อันเป็นผลเนื่องมาจากการถ่ายเทอิเล็กตรอนอิสระได้ดีที่สุดจาก Au ไปยังชั้นระดับพลังงานต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนอยู่ (Lowest Unoccupied Molecular Orbital : LUMO)

### 5.2 ข้อเสนอแนะงานวิจัย

ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนทองคำเจือด้วยสีย้อม โดยจัดเตรียมสารเรืองแสงจาก Au และ R6G ซึ่งเมื่อผู้ทำการวิจัยได้ทำการทดลองก็พบปัญหาในงานวิจัยนี้ด้านต่างๆ ดังนี้

1. สารละลาย Au มีปริมาณที่จำกัด และมีราคาค่อนข้างสูง จึงไม่สามารถที่จะทดลองใช้สารในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงๆได้ และไม่สามารถทำได้บ่อยหลายๆครั้ง
2. การจัดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละครั้ง และการวัดสมบัติทางแสง ไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งเดิมได้ จึงก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลวิจัยได้
3. ในการเตรียมฟิล์ม ควรจะใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อให้แผ่นฟิล์มมีความบางและเรียบเนียน

## เอกสารอ้างอิง

- [1] **Fluorescence**. [Online]. Available : <http://www.umich.edu/~protein>
- [2] **Stokes shift**. [Online]. Available : <http://www.piercenet.com/method/fluorescent-probes>
- [3] **Spectroscopy**. [Online]. Available: <http://th.wikipedia.org/wiki/สเปกโทรมิเตอร์>
- [4] **องค์ประกอบสำคัญของ Spectrometer**. [Online]. Available :  
<http://www.mfu.ac.th/center/stic/index.php/component/k2/item/140-uv-visible-spectrophotometer.html>
- [5] Jim Clark. 2006. **Spectrometer**. [Online]. Available :  
<http://www.chemguide.co.uk/analysis/uvvisible/spectrometer.html>
- [6] **Gold Nanoparticle**. [Online]. Available :  
<http://www.cytodiagnosics.com/store/pc/Gold-Nanoparticle-Properties-d2.htm>
- [7] **อนุภาคนาโนทองคำ**. [Online]. Available :  
[http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/cei/nanodatabase/info2.php?cat\\_id=9&p\\_id=258](http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/cei/nanodatabase/info2.php?cat_id=9&p_id=258)
- [8] C. C. Vidyasagar, Y. Arthoba Naik\*, R. Viswanatha, T. G. Venkatesh. 2012. **Optical Properties of Dye-Sensitized Films Based on Cd-ZnO Nanoparticles**. [Online]. Available : [http://urpjournals.com/tocjnls/51\\_12v2i4\\_2.pdf](http://urpjournals.com/tocjnls/51_12v2i4_2.pdf)
- [9] S. Majumder<sup>a, b, 1</sup>, S.K. Jana<sup>b, \*, 1</sup>, K. Bagani<sup>b</sup>, B. Satpati<sup>b</sup>, S. Kumar<sup>a</sup>, S. Banerjee<sup>b</sup>. 2012. Fluorescence resonance energy transfer and surface Plasmon resonance induced enhanced photoluminescence and photoconductivity property of Au-TiO<sub>2</sub> metal-semiconductor nanocomposite. [Online]. Available : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092534671400593X>
- [10] ชไมพร แน่นนนท์, ณภัทร คติมนิธร และณัฐพร คำเสน. 2557. “สมบัติทางแสงของสารเรืองแสงที่ผสมกับอนุภาคโลหะที่มีขนาดเล็กระดับนาโน” โครงการงานพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.



ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## วิธีการคำนวณ

### 1. การจัดเตรียมสารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้นต่างๆ

#### 1.1 วิธีการคำนวณปริมาณสาร R6G เพื่อเตรียมสารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น $10^{-3}$ M ปริมาตร 50 ml

เมื่อ R6G มีมวลโมเลกุล 479.01 g/mol

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } \frac{g}{MW} = \frac{N_1 V_1}{1000}$$

เมื่อ g คือ ปริมาณสาร R6G ที่ต้องการ (หน่วย g)

MW คือ มวลโมเลกุลของ R6G (หน่วย g/mol)

$N_1$  คือ ความเข้มข้น (หน่วย M)

$V_1$  คือ ปริมาตร (หน่วย ml)

$$\text{ดังนั้น ปริมาณ R6G ที่ต้องชั่ง } \frac{g}{479.01} = \frac{10^{-3} \times 50}{1000}$$

$$g = 0.0239 \text{ g}$$

ดังนั้น สามารถเตรียมสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $10^{-3}$  M ปริมาตร 50 ml โดยการชั่งสาร R6G มา 0.0239 g ละลายด้วย DCM 50 ml

#### 1.2 วิธีการเตรียมสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้นต่างๆ โดยการเจือจาง

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1 V_1 = C_2 V_2$$

เมื่อ  $C_1$  คือ ความเข้มข้นของสารละลาย R6G เริ่มต้น (หน่วย M)

$V_1$  คือ ปริมาตรของสารละลาย R6G เริ่มต้น (หน่วย ml)

$C_2$  คือ ความเข้มข้นของสารละลาย R6G สุดท้าย (หน่วย M)

$V_2$  คือ ปริมาตรของสารละลาย R6G สุดท้าย (หน่วย ml)

1) การเตรียมสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $10^{-6}$  M ปริมาตร 10 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$\text{ดังนั้น } (10^{-3})(V_1) = (10^{-6})(10)$$

$$V_1 = \frac{(10^{-6})(10)}{(10^{-3})}$$

$$V_1 = 0.01 \text{ ml}$$

ดังนั้น นำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $10^{-3}$  M ปริมาตร 0.01 ml เติม DCM 9.99 ml จะได้สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $10^{-6}$  M ปริมาตร 10 ml

2) การเตรียมสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $2 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 10 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$\text{ดังนั้น } (10^{-3})(V_1) = (2 \times 10^{-6})(10)$$

$$V_1 = \frac{(2 \times 10^{-6})(10)}{(10^{-3})}$$

$$V_1 = 0.02 \text{ ml}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้น นำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $10^{-3}$  M ปริมาตร 0.02 ml เติม DCM 9.98 ml  
จะได้สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $2 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 10 ml

3) การเตรียมสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $4 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 10 ml

คำนวณได้จากสูตร  $C_1V_1 = C_2V_2$

ดังนั้น  $(10^{-3})(V_1) = (4 \times 10^{-6})(10)$

$$V_1 = \frac{(4 \times 10^{-6})(10)}{(10^{-3})}$$

$$V_1 = 0.04 \text{ ml}$$

ดังนั้น นำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $10^{-3}$  M ปริมาตร 0.04 ml เติม DCM 9.96 ml  
จะได้สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $4 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 10 ml

4) การเตรียมสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 10 ml

คำนวณได้จากสูตร  $C_1V_1 = C_2V_2$

ดังนั้น  $(10^{-3})(V_1) = (6 \times 10^{-6})(10)$

$$V_1 = \frac{(6 \times 10^{-6})(10)}{(10^{-3})}$$

$$V_1 = 0.06 \text{ ml}$$

ดังนั้น นำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $10^{-3}$  M ปริมาตร 0.06 ml เติม DCM 9.94 ml  
จะได้สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 10 ml

5) การเตรียมสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $8 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 10 ml

คำนวณได้จากสูตร  $C_1V_1 = C_2V_2$

ดังนั้น  $(10^{-3})(V_1) = (8 \times 10^{-6})(10)$

$$V_1 = \frac{(8 \times 10^{-6})(10)}{(10^{-3})}$$

$$V_1 = 0.08 \text{ ml}$$

ดังนั้น นำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $10^{-3}$  M ปริมาตร 0.08 ml เติม DCM 9.92 ml  
จะได้สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $8 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 10 ml

### 1.3 วิธีการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย R6G ที่ทำการเจือจางทั้งหมด 5 ครั้ง

คำนวณได้จากสูตร  $C_1V_1 = C_2V_2$

เมื่อ  $C_1$  คือ ความเข้มข้นของสารละลาย R6G เริ่มต้น (หน่วย M)

$V_1$  คือ ปริมาตรของสารละลาย R6G เริ่มต้น (หน่วย ml)

$C_2$  คือ ความเข้มข้นของสารละลาย R6G สุดท้าย (หน่วย M)

$V_2$  คือ ปริมาตรของสารละลาย R6G สุดท้าย (หน่วย ml)

1) เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.5 ml ผสมกับ DCM 1.5 ml

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์ เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\text{ดังนั้น } (6 \times 10^{-6})(0.5) = (C_2)(2)$$

$$C_2 = \frac{(6 \times 10^{-6})(0.5)}{(2)}$$

$$C_2 = 1.5 \text{ uM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.5 ml เติม DCM 1.5 ml จะได้สารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 1.5 uM

2) เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.75 ml ผสมกับ DCM 1.25 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\text{ดังนั้น } (6 \times 10^{-6})(0.75) = (C_2)(2)$$

$$C_2 = \frac{(6 \times 10^{-6})(0.75)}{(2)}$$

$$C_2 = 2.25 \text{ uM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.75 ml เติม DCM 1.25 ml จะได้สารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 2.25 uM

3) เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.875 ml ผสมกับ DCM 1.125 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\text{ดังนั้น } (6 \times 10^{-6})(0.875) = (C_2)(2)$$

$$C_2 = \frac{(6 \times 10^{-6})(0.875)}{(2)}$$

$$C_2 = 2.625 \text{ uM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.875 ml เติม DCM 1.125 ml จะได้สารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 2.625 uM

4) เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.9375 ml ผสมกับ DCM 1.0625 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\text{ดังนั้น } (6 \times 10^{-6})(0.9375) = (C_2)(2)$$

$$C_2 = \frac{(6 \times 10^{-6})(0.9375)}{(2)}$$

$$C_2 = 2.8125 \text{ uM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.9375 ml เติม DCM 1.0625 ml จะได้สารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 2.8125 uM

5) เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.96875 ml ผสมกับ DCM 1.03125 ml

เอกสารนี้เป็นเอกสารตัวอย่าง กรุณาใช้เพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\text{ดังนั้น } (6 \times 10^{-6})(0.96875) = (C_2)(2)$$

$$C_2 = \frac{(6 \times 10^{-6})(0.96875)}{(2)}$$

$$C_2 = 2.90625 \text{ uM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.96875 ml เติม DCM 1.03125 ml จะได้สารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 2.90625 uM

#### 1.4 วิธีการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย R6G เมื่อผสมกับ Au ทำการเจือจางทั้งหมด 5 ครั้ง

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

เมื่อ  $C_1$  คือ ความเข้มข้นของสารละลาย R6G เริ่มต้น (หน่วย M)

$V_1$  คือ ปริมาตรของสารละลาย R6G เริ่มต้น (หน่วย ml)

$C_2$  คือ ความเข้มข้นของสารละลาย R6G สุดท้าย (หน่วย M)

$V_2$  คือ ปริมาตรของสารละลาย R6G สุดท้าย (หน่วย ml)

1) เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.5 ml ผสมกับ สารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.5 ml และ DCM 1 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\text{ดังนั้น } (6 \times 10^{-6})(0.5) = (C_2)(2)$$

$$C_2 = \frac{(6 \times 10^{-6})(0.5)}{(2)}$$

$$C_2 = 1.5 \text{ uM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.5 ml ผสมกับ สารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.5 ml และ DCM 1ml จะได้สารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 1.5 uM

2) เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.75 ml ผสมกับ สารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.25 ml และ DCM 1ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\text{ดังนั้น } (6 \times 10^{-6})(0.75) = (C_2)(2)$$

$$C_2 = \frac{(6 \times 10^{-6})(0.75)}{(2)}$$

$$C_2 = 2.25 \text{ uM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.75 ml ผสมกับ สารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.25 ml และ DCM 1ml จะได้สารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 2.25 uM

3) เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.875 ml ผสมกับ สารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.125 ml และ DCM 1 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\text{ดังนั้น } (6 \times 10^{-6})(0.875) = (C_2)(2)$$

$$C_2 = \frac{(6 \times 10^{-6})(0.875)}{(2)}$$

$$C_2 = 2.625 \text{ uM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.875 ml ผสมกับสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.125 ml และ DCM 1 ml จะได้สารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 2.625 uM

4) เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.9375 ml ผสมกับสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.625 ml และ DCM 1 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\text{ดังนั้น } (6 \times 10^{-6})(0.9375) = (C_2)(2)$$

$$C_2 = \frac{(6 \times 10^{-6})(0.9375)}{(2)}$$

$$C_2 = 2.8125 \text{ uM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.9375 ml ผสมกับสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.625 ml และ DCM 1 ml จะได้สารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 2.8125 uM

5) เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.96875 ml ผสมกับสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.03125 ml และ DCM 1 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\text{ดังนั้น } (6 \times 10^{-6})(0.96875) = (C_2)(2)$$

$$C_2 = \frac{(6 \times 10^{-6})(0.96875)}{(2)}$$

$$C_2 = 2.90625 \text{ uM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.96875 ml ผสมกับสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.03125 ml และ DCM 1 ml จะได้สารละลาย R6G ที่มีความเข้มข้น 2.90625 uM

### 1.5 วิธีการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย Au ที่ทำการเจือจางทั้งหมด 5 ครั้ง

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

เมื่อ  $C_1$  คือ ความเข้มข้นของสารละลาย Au เริ่มต้น (หน่วย M)

$V_1$  คือ ปริมาตรของสารละลาย Au เริ่มต้น (หน่วย ml)

$C_2$  คือ ความเข้มข้นของสารละลาย Au สุดท้าย (หน่วย M)

$V_2$  คือ ปริมาตรของสารละลาย Au สุดท้าย (หน่วย ml)

1) เมื่อนำสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.5 ml ผสมกับ สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.5 ml และ DCM 1 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น} \quad (0.09)(0.5) &= (C_2)(2) \\ C_2 &= \frac{(0.09)(0.5)}{(2)} \end{aligned}$$

$$C_2 = 22.5 \text{ mM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.5 ml ผสมกับ สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.5 ml และ DCM 1 ml จะได้สารละลาย Au ที่มีความเข้มข้น 22.5 mM

2) เมื่อนำสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.25 ml ผสมกับ สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.75 ml และ DCM 1 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น} \quad (0.09)(0.25) &= (C_2)(2) \\ C_2 &= \frac{(0.09)(0.25)}{(2)} \end{aligned}$$

$$C_2 = 11.25 \text{ mM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.25 ml ผสมกับ สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.75 ml และ DCM 1 ml จะได้สารละลาย Au ที่มีความเข้มข้น 11.25 mM

3) เมื่อนำสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.125 ml ผสมกับ สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.875 ml และ DCM 1 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น} \quad (0.09)(0.125) &= (C_2)(2) \\ C_2 &= \frac{(0.09)(0.125)}{(2)} \end{aligned}$$

$$C_2 = 5.625 \text{ mM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.125 ml ผสมกับ สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.875 ml และ DCM 1 ml จะได้สารละลาย Au ที่มีความเข้มข้น 5.625 mM

4) เมื่อนำสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.0625 ml ผสมกับ สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.9375 ml และ DCM 1 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น} \quad (0.09)(0.0625) &= (C_2)(2) \\ C_2 &= \frac{(0.09)(0.0625)}{(2)} \end{aligned}$$

$$C_2 = 2.8125 \text{ mM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.0625 ml ผสมกับ สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.9375 ml และ DCM 1 ml จะได้สารละลาย Au ที่มีความเข้มข้น 2.8125 mM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5) เมื่อนำสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.03125 ml ผสมกับ สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.96875 ml และ DCM 1 ml

$$\text{คำนวณได้จากสูตร } C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\text{ดังนั้น } (0.09)(0.03125) = (C_2)(2)$$

$$C_2 = \frac{(0.09)(0.03125)}{(2)}$$


$$C_2 = 1.40625 \text{ mM}$$

ดังนั้น เมื่อนำสารละลาย Au ที่ความเข้มข้น 0.09 M ปริมาตร 0.03125 ml ผสมกับ สารละลาย R6G ที่ความเข้มข้น  $6 \times 10^{-6}$  M ปริมาตร 0.96875 ml และ DCM 1 ml จะได้สารละลาย Au ที่มีความเข้มข้น 1.40625 mM




## วิธีการใช้โปรแกรม Avasoft 7.4.0 Basic

### 1. เปิดโปรแกรม Avasoft 7.4.0 Basic




### 2. คลิกที่ file เลือก Start New Experiment เพื่อทำการตั้งชื่อไฟล์งาน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ให้สร้าง Folder ใหม่ เพื่อเก็บไฟล์งานของเรา และตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการให้โปรแกรมบันทึกผล



4. คลิก Start ที่โปรแกรม Avasoft 7.4.0 Basic




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. คลิก S (scope mode) และ Auto scale เพื่อปรับความเข้มแสงของหลอด tungsten ที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง จนได้ความเข้มชั้น 50,000 counts




6. ปิดทางเดินของแสงที่เข้าเครื่อง UV-Vis Spectrometer (ถอดสาย Optic fiber ออกแล้วปิดฝาจุกแดง) พร้อมกับเช็คว่าไม่มีแสงเข้าไปในตัวเครื่อง โดยคลิก S (scope mode) และ Auto scale




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. ทำการวัด Dark mode โดยคลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมสีดำ และทำการ save สัญญาณ จากนั้นต่อสาย Optic fiber เข้าที่เดิม




8. ในการวัด Absorbance spectrum ให้ทำการใส่ reference sample ในตำแหน่ง sample วัด White mode โดยคลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมสีขาวและทำการ save สัญญาณ หน้าจอแสดงผลควรจะปรากฏสเปกตรัมแสงของแหล่งกำเนิดที่ผ่าน reference sample ออกมา




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9. นำ sample ที่ต้องการวัดใส่แทนที่ reference sample เพื่อทำการวัดค่า Absorbance โดยคลิกปุ่มเอาต์พุตใหญ่ A และคลิก Auto scale หน้าจอแสดงผลจะปรากฏสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของวัสดุที่ถูกทดสอบ เมื่อได้กราฟที่ต้องการแล้ว คลิก Stop เพื่อหยุดเส้นกราฟนั้นไว้ และหากต้องการวัดครั้งต่อไป คลิก Start



10. จากนั้นคลิก File>Save> Experiment เพื่อทำการบันทึกข้อมูลการวัดค่าการดูดกลืนแสง แล้วตั้งชื่อให้สอดคล้องกับสารละลาย ซึ่งไฟล์ที่ได้จะเป็น .ABS




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


11. ในกรณีที่ต้องการวัดสัญญาณ Fluorescence ของ sample ให้จัดสายใยแก้วที่ตรวจวัดสัญญาณ ทำมุม 90 องศา กับแสงตกกระทบ แล้วนำ Sample ที่ต้องการทดสอบมาวัดค่าสัญญาณ set โปรแกรมการวัดใน Scope mode โดยคลิก S (scope mode) และ Auto scale



12. จากนั้นคลิก File>Save> Experiment เพื่อทำการบันทึกข้อมูลการวัดค่าการปลดปล่อยแสง แล้วตั้งชื่อให้สอดคล้องกับสารละลาย ซึ่งไฟล์ที่ได้จะเป็น .ROH




13. ทำการ Convert file ที่ save แล้วให้อยู่ใน ASCII format เพื่อจะนำไปเปิดด้วยโปรแกรม Excel โดยเลือก File => ASCII เลือกไฟล์ที่ต้องการ convert ในที่นี้คือไฟล์ที่มีนามสกุล .ABS หรือ นามสกุล .ROH ขึ้นกับว่าไฟล์ถูก save มาในโหมด A หรือ โหมด S เมื่อ convert แล้วจะได้ไฟล์ชื่อ Test0001.tat (ถ้า convert .ABS) หรือ Test0001.trt (ถ้า convert .ROH) เพิ่มขึ้นมาใน folder




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น เมื่อนุญตเห็นใบใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

14. เปิดโปรแกรม Excel และเลือกไฟล์ที่มีนามสกุล .tat หรือ .trt ที่โปรแกรมสร้างขึ้นใหม่ จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้เลือก Delimited และ กด Next




15. ในหน้าต่างที่ปรากฏถัดมา ให้ทำการคลิกเป็นเครื่องหมายถูกตามภาพ และกดปุ่ม Next




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 16. เมื่อปรากฏหน้าต่างใหม่ ให้กดปุ่ม Finish



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

17. นำข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Wavelength กับ Absorbance



	A	B	C	D	E
1	-9.05E+06	0			
2	Integration time:		1.1	ms	
3	Average:	1000	scans		
4	Nr	of	pixels	used	for
5	Data	measured with	spectromer	name:	
6	Wavelength	Dark	Ref	Sample	Absorbance
7	[nm]	[counts]	[counts]	[counts]	[A.U.]
8	198.42	-1.276	13.888	5.086	0.3772
9	199.02	0.8522	17.601	7.3175	0.4134
10	199.62	2.3212	20.036	9.334	0.4025
11	200.21	3.2048	19.092	10.124	0.361
12	200.81	3.696	17.75	9.802	0.362
13	201.41	2.7965	18.081	8.4315	0.4334
14	202.01	0.7605	17.563	6.339	0.4788
15	202.6	0.4498	16.541	6.3007	0.4394
16	203.2	0.939	15.513	7.4973	0.3468
17	203.8	0.6745	14.852	7.63	0.3093
18	204.4	0.8652	15.936	7.8352	0.3349
19	204.99	1.5365	16.455	8.4233	0.3357
20	205.59	1.6478	15.629	8.5308	0.3078
21	206.19	1.3542	15.568	8.249	0.3142
22	206.79	1.7062	16.181	8.223	0.3466
23	207.38	1.6263	16.035	8.4895	0.3221
24	207.98	0.5642	16.157	8.3695	0.3005
25	208.58	0.509	17.666	7.63	0.3819
26	209.18	0.7255	18.527	7.3932	0.4265
27	209.77	1.013	18.062	7.8	0.4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่	ชื่อไฟล์
4.1	รูปที่ 4.1
4.2	รูปที่ 4.2
4.3	รูปที่ 4.3
4.4	รูปที่ 4.4
4.5	รูปที่ 4.5
4.6	รูปที่ 4.6
4.7	รูปที่ 4.7
4.8	รูปที่ 4.8-4.12
4.9	รูปที่ 4.8-4.12
4.10	รูปที่ 4.8-4.12
4.11	รูปที่ 4.8-4.12
4.12	รูปที่ 4.8-4.12
4.13	รูปที่ 4.13
4.14	รูปที่ 4.14
4.15	รูปที่ 4.15-4.19
4.16	รูปที่ 4.15-4.19
4.17	รูปที่ 4.15-4.19
4.18	รูปที่ 4.15-4.19
4.19	รูปที่ 4.15-4.19
4.20	รูปที่ 4.20
4.21	รูปที่ 4.21
4.22	รูปที่ 4.22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

