

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การศึกษาถึงปัจจัยของขนาดและชนิดของหินที่มีผลต่อคลื่นอัลตราโซนิกในคอนกรีต

STUDYING ON TYPE AND SIZE OF ROCK EFFECTING TO ULTRASONIC
WAVE IN CONCRETE



โดย
นายจตุวัฒน์ พรหมบุญ
นายสุภชัย เจนสถาพร
นายสรรเพชญ์ ทองกลั๊บ

วันที่
11/2/58
2548

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....62623
วัน,เดือน,ปี.....21 ส.ค. 2549

b.....11627153
i.....

ปริญญาบัตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**STUDYING ON TYPE AND SIZE OF ROCK EFFECTING TO ULTRASONIC
WAVE IN CONCRETE**



A SPACIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

2005


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองโครงการพิเศษ


หัวข้อโครงการพิเศษ การศึกษาถึงปัจจัยของขนาดและชนิดของหินที่มีผลต่อคลื่นอัลตราโซนิค
ในคอนกรีต

— STUDYING ON TYPE AND SIZE OF ROCK EFFECTING
TO ULTRASONIC WAVE IN CONCRETE

นักศึกษา นายจตุวัฒน์ พรหมบุญ รหัสประจำตัว 45010090
นายสุภชัย เจนสถาพร รหัสประจำตัว 45010778
นายสรรเพชญ ทองกลับ รหัสประจำตัว 45010803
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุพจน์ ศรีนิล
ผศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

| คณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ | ลายมือชื่อ |
|---------------------------|--|
| ผศ.สุพจน์ ศรีนิล |  |
| ผศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร | |
| ผศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน | |
| อาจารย์อุษะ ศิริแก้ว | |
| ดร.อุมา สีนุญเรือง | |

ภาควิชาวิศวกรรมโยธารับรองแล้ว


(ผศ.สุพจน์ ศรีนิล)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่ เดือน

พ.ศ. 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

| | |
|--------------------|--|
| หัวข้อโครงการพิเศษ | การศึกษาถึงปัจจัยของขนาดและชนิดของหินที่มีผลต่อคลื่นอัลตราโซนิก ในคอนกรีต STUDYING ONTYPE AND SIZE OF ROCK EFFECTING TO ULTRASONIC WAVE IN CONCRETE |
| นักศึกษา | นายจตุวัฒน์ พรหมบุญ นายศุภชัย เจนสถาพร นายสรรเพชญ ทองกลับ |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | ผศ.สุพจน์ ศรีนิล ผศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร |
| ระดับการศึกษา | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา |
| ภาควิชา | วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| ปีการศึกษา | 2548 |

บทคัดย่อ

การประเมินค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต โครงสร้างที่ใช้งานแล้วมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อใช้ในการประเมินสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารคลื่นอัลตราโซนิก และชนิดที่แอมเมอร์เป็นวิธีการที่ถูกนำมาใช้เพื่อประเมินกำลังรับแรงอัดและคุณภาพของคอนกรีตอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามคอนกรีตมีการใช้วัสดุดิบที่หลากหลายกัน หินที่ใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตก็มีหลายขนาดและหลากหลายชนิด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าขนาดหินและชนิดหินที่แตกต่างกันมีผลต่อคลื่นอัลตราโซนิกในคอนกรีตและค่าการสะท้อนกลับของชนิดที่แอมเมอร์อย่างไร โดยทำการออกแบบคอนกรีตกำลังรับแรงอัด 200 – 400 ksc สำหรับหินขนาด 3/8" 3/4" และ 1" และใช้หินปูนและหินบะซอลต์เป็นส่วนผสม รวมเป็น 18 ส่วนผสม ทำการหล่อตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก 10 ตัวอย่างสำหรับแต่ละส่วนผสม แล้วทำการทดสอบด้วย คลื่นอัลตราโซนิกและชนิดที่แอมเมอร์เมื่อคอนกรีตทำการบ่มอายุได้ 3 วัน 7 วัน และ 28 วัน และทดสอบแบบทำลายเมื่อคอนกรีตอายุได้ 28 วัน

จากการวิเคราะห์ผลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดลอย (R^2) พบว่าค่า R^2 สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหินกับวิธีอัลตราโซนิกและชนิดแอมเมอร์เท่ากับ -0.73 และ 0.09 ตามลำดับ

และสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของหินกับวิธีอัตราไซนิกและชนิดแฮมเมอร์เท่ากับ 0.05 และ -0.22 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าขนาดของหินมีแปรผกผันกับความเร็วของคลื่นอัตราไซนิกแต่ไม่มีผลต่อค่าของชนิดแฮมเมอร์ เนื่องจากคลื่นเดินทางผ่านหินเล็กจะเปลี่ยนตัวกลางหลายครั้งกว่าการคลื่นที่ผ่านหินใหญ่จึงเดินทางด้วยความเร็วต่ำกว่า และชนิดของหินไม่มีผลต่อผลที่ทดสอบได้ด้วยคลื่นอัตราไซนิกและชนิดแฮมเมอร์สำหรับคอนกรีตกำลังรับแรงอัด 200 - 400 ksc. เนื่องจากคอนกรีตกำลังรับแรงอัดในช่วงนี้กำลังจะขึ้นอยู่กับการกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์เป็นหลัก ดังนั้นการประเมินกำลังรับแรงอัดด้วยชนิดแฮมเมอร์สำหรับคอนกรีตกำลังในช่วงนี้จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงชนิดและขนาดของหินที่ใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Title : STUDYING ONTYPE AND SIZE OF ROCK
EFFECTING TO ULTRASONIC WAVE IN CONCRETE

Name : MR.JATUWAT PORMBUN
MR.SUPACHAI CHENESATAPORN
MR.SUNPET THONGKLUB

Field : CIVIL ENGINEERING

Department : CIVIL ENGINEERING

Faculty : ENGINEERING

Advisor : ASST.PROF. SUPOJ SRINIL
: ASST.PROF. LEAMTHONG LAOKHONGTHAVORN

ABSTRACT

Estimating concrete compressive strength of existing structure is so crucial to evaluate stability of structure. Ultrasonic testing and schmidt hammer testing are the method pervasively used to estimate concrete compressive strength and quality. However concrete consists of vary raw materials. Coarse aggregate in mix proportion is also vary in size and type. Hence this research aims to study how sizes and kinds of coarse aggregate effect to ultrasonic wave in concrete and rebound number. Concrete mixed design of 200-400 ksc compressive strength with 3/8", 3/4", and 1" size of lime stone and basalt coarse aggregate were designed, totally 18 mixed designs. Ten cylindrical specimens were made and tested with ultrasonic test and schmidt test for 3 days, 7 days and 28 days curing age concrete, and with destructive test for 28 days age concrete.

The relationship between aggregate size and ultrasonic wave velocity, and those of aggregate size and schmidt rebound number showed the multiple regression coefficient, R^2 , as 0.73 and 0.09. The larger size of aggregate used, the higher value of wave velocity was depicted. There was insignificantly relationship between aggregate size. R^2 of the relationship between aggregate type and ultrasonic wave velocity, and these of aggregate type and Schmidt rebound number, presented as 0.05 and 0.22. The value of these were unaffected by aggregate type, especially for 200-400 ksc of concrete samples.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

This research revealed that aggregate type was not a main factor which control the 200-400 ksc of concrete compressive strength, cement paste seem to play key role on these value. Thus, approximated value of the 200-400 ksc concrete compressive strength determined by Schmidt hammer, was unaffected by aggregate type and size.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ไม่มีคำกล่าวใดที่จะสามารถจับงบอกถึงความกรุณาและความอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์แหลมทอง เหล่าคงถาวร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการศึกษานี้ท่านได้ให้คำแนะนำอันเป็นแนวทางในการศึกษาโครงการพิเศษนี้ อีกทั้งท่านยังได้สละเวลาอันมีอยู่ยิ่งของท่านทั้งเวลาราชการและเวลานอกราชการ เพื่อให้ความดูแลแก่ผู้จัดทำโครงการอย่างใกล้ชิด รวมถึงดูแลความเรียบร้อยของปริญญานิพนธ์นี้ให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณอาจารย์สุพจน์ ศรีนิล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการพิเศษ อีกทั้ง อาจารย์สกล ห่อวโนทยาน อาจารย์อุษะ สิริแก้ว อาจารย์อุมา ศรีบุญเรือง คณะกรรมการสอบโครงการพิเศษที่ได้ให้คำแนะนำและคำสั่งสอนที่มีประโยชน์อย่างมากมาในทุก ๆ เรื่อง

ขอขอบคุณ นายนิฎพัล วัฒนมั่นคง, นายบัญชา อุกทยารักษ์, นายจรัญ รักพันธ์, นายทัศนัย เชาวติประพันธ์ และเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านแรงงานในช่วงการหล่อตัวอย่างคอนกรีตทดสอบ อีกทั้งเครื่องมือในการทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ด้วยดีตลอดมา

สุดท้ายนี้จะขาดเสียมิได้สำหรับคำขอบคุณแต่บุพการีของผู้จัดทำโครงการ ตั้งแต่การสั่งสอน การอบรมเลี้ยงดู จนทำให้ผู้ทำโครงการนี้มีทุกวันนี้ได้ จนถึงความช่วยเหลือที่ท่านมีในระหว่างการทำโครงการทั้งเป็นกำลังใจและกำสัจทุนทรัพย์ รวมทั้งความรักความเป็นห่วงที่มีให้แก่บุตรเสมอมา

นายจตุวัฒน์ พรหมบุญ
นายศุภชัย เจนถาวร
นายสรรเพชญ ทองกลีบ
ผู้ประพันธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

| บทที่ | เรื่อง | หน้า |
|-------|---------------------------------------|------|
| | ปกใน(ภาษาไทย) | ก |
| | ปกใน(ภาษาอังกฤษ) | ข |
| | หน้าอำนวยการ | ค |
| | บทคัดย่อ(ภาษาไทย) | ง |
| | บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) | ฉ |
| | กิตติกรรมประกาศ | ช |
| | สารบัญ | ฌ |
| | สารบัญตาราง | ฐ |
| | สารบัญรูป | ถ |
| 1 | บทนำ | |
| | 1.1. กล่าวนำ | 1 |
| | 1.2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา | 2 |
| | 1.3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา | 3 |
| | 1.4. ขอบเขตการศึกษา | 3 |
| | 1.5. วิธีการศึกษา | 3 |
| 2 | วรรณกรรมปริทัศน์ | |
| | 2.1. กล่าวนำ | 5 |
| | 2.2. หิน | 5 |
| | 2.2.1. หินตะกอนหรือหินชั้น | 5 |
| | 2.2.2. หินอัคนี | 5 |
| | 2.3. คลื่นอัลตราโซนิก | 6 |
| | 2.3.1. หลักการของคลื่นอัลตราโซนิก | 6 |
| | 2.3.2. คุณสมบัติของคลื่นอัลตราโซนิก | 6 |
| | 2.3.3. การกำเนิดคลื่นเสียงอัลตราโซนิก | 7 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

| บทที่ เรื่อง | หน้า |
|--|------|
| 2.3.4. ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วคลื่นเสียงในคอนกรีต | 7 |
| 2.4. เครื่องมือพันคิท | 8 |
| 2.4.1. เครื่องมือพันคิท | 8 |
| 2.4.2. ส่วนประกอบหลัก | 8 |
| 2.5. เครื่องชนิดที่สามเมอร์ | 9 |
| 2.5.1. เครื่องชนิดที่สามเมอร์ | 9 |
| 2.5.2. หลักการของเครื่องชนิดที่สามเมอร์ | 9 |
| 3 การดำเนินการศึกษา | |
| 3.1. กล่าวนำ | 10 |
| 3.2. การหาแหล่งหิน | 10 |
| 3.3. ข้อกำหนดและค่าคุณสมบัติที่เหมาะสมของวัสดุผสมคอนกรีต | 11 |
| 3.4. ผลการทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต | 12 |
| 3.5. การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต | 13 |
| 3.6. การผสมตัวอย่างคอนกรีต | 14 |
| 3.7. การทดสอบ | 14 |
| 3.7.1. ขั้นตอนก่อนการผสมคอนกรีต | 14 |
| 3.7.2. ขั้นตอนการทดสอบ | 14 |
| 3.7.2.1. การทดสอบ โดยใช้เครื่องมือพันคิท | 15 |
| 3.7.2.1.1. การ Calibrate | 15 |
| 3.7.2.1.2. การทดสอบด้วยเครื่องมือพันคิท | 15 |
| 3.7.2.1.3. การทดสอบ โดยเครื่องมือชนิดสามเมอร์ | 15 |
| 3.7.2.1.4. การทดสอบคดขยเครื่องมือกคคอนกรีต | 16 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

| บทที่ เรื่อง | หน้า |
|---|------|
| 4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ | |
| 4.1: ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์กำลังรับแรงอัดของคอนกรีต โดยเครื่องมือพันคิท | 17 |
| 4.1.1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็ว คลื่นอัลตราโซนิกผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับอายุของตัวอย่าง คอนกรีต | 17 |
| 4.1.2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็ว คลื่นอัลตราโซนิกผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับขนาดของหิน | 18 |
| 4.1.3. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็ว คลื่นอัลตราโซนิกผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับชนิดของหิน | 19 |
| 4.1.4. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็ว คลื่นอัลตราโซนิกผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับกำลังรับแรงอัด ของคอนกรีต | 19 |
| 4.2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์กำลังของคอนกรีต โดย เครื่องมือชนิดท์แฮมเมอร์ | 21 |
| 4.2.1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า รีบาวน์นัมเบอร์กับขนาดของหิน | 21 |
| 4.2.2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า รีบาวน์นัมเบอร์กับชนิดของหิน | 22 |
| 4.2.3. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า รีบาวน์นัมเบอร์กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต | 22 |
| 4.3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ | 26 |
| 4.3.1. การกรองข้อมูลชนิดหิน | 26 |
| 4.3.2. การกรองข้อมูลขนาดหิน | 26 |
| 4.4. ผลการวิเคราะห์ทางข้อมูลทางสถิติ | 27 |

สารบัญ

| บทที่ เรื่อง | หน้า |
|---------------------------------------|------|
| 5 <u>สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ</u> | |
| 5.1. สรุปผลการศึกษาโคเครื่องมือพันดิท | 30 |
| 5.2. ข้อเสนอแนะ | 31 |

บรรณานุกรม

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | ชื่อตาราง | หน้า |
|----------|---|------|
| 3.1. | แสดงข้อกำหนดและมาตรฐานในการทดสอบวัสดุ | 11 |
| 3.2. | แสดงผลการทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต | 12 |
| 3.3. | ปริมาตรส่วนผสมคอนกรีตต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร | 13 |
| 4.1. | การกรอกข้อมูลให้กับการวิเคราะห์ด้วยสถิติ | 28 |
| 4.2. | แสดงการคำนวณผลการทดลองทางสถิติ | 29 |
| ผ.ข.1. | ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชmidtแฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc | ผข2 |
| ผ.ข.2. | ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชmidtแฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข3 |
| ผ.ข.3. | ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชmidtแฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข3 |
| ผ.ข.4. | ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชmidtแฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข4 |
| ผ.ข.5. | ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชmidtแฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข4 |
| ผ.ข.6. | ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชmidtแฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข5 |
| ผ.ข.7. | ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชmidtแฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข5 |
| ผ.ข.8. | ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชmidtแฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข6 |
| ผ.ข.9. | ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชmidtแฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข6 |
| ผ.ข.10. | ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชmidtแฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข7 |
| ผ.ข.11. | ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชmidtแฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข7 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | ชื่อตาราง | หน้า |
|----------|--|------|
| ผ.ข.12. | ผลการทดสอบหิโนบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข8 |
| ผ.ข.13. | ผลการทดสอบหิโนบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข8 |
| ผ.ข.14. | ผลการทดสอบหิโนบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข9 |
| ผ.ข.15. | ผลการทดสอบหิโนบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข9 |
| ผ.ข.16. | ผลการทดสอบหิโนบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข10 |
| ผ.ข.17. | ผลการทดสอบหิโนบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข10 |
| ผ.ข.18. | ผลการทดสอบหิโนบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข11 |
| ผ.ข.19. | ผลการทดสอบหิโนปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc | ผข11 |
| ผ.ข.20. | ผลการทดสอบหิโนปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข12 |
| ผ.ข.21. | ผลการทดสอบหิโนปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข12 |
| ผ.ข.22. | ผลการทดสอบหิโนปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข13 |
| ผ.ข.23. | ผลการทดสอบหิโนปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข13 |
| ผ.ข.24. | ผลการทดสอบหิโนปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข14 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | ชื่อตาราง | หน้า |
|----------|---|------|
| ผ.ข.25. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข14 |
| ผ.ข.26. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข15 |
| ผ.ข.27. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข15 |
| ผ.ข.28. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข16 |
| ผ.ข.29. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข16 |
| ผ.ข.30. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข17 |
| ผ.ข.31. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc | ผข17 |
| ผ.ข.32. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข18 |
| ผ.ข.33. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข18 |
| ผ.ข.34. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. . | ผข19 |
| ผ.ข.35. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข19 |
| ผ.ข.36. | ผลการทดสอบหิโนปุนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข20 |
| ผ.ข.37. | ผลการทดสอบหิโนบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข21 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | ชื่อตาราง | หน้า |
|----------|---|------|
| ผ.ข.38. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข22 |
| ผ.ข.39. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข22 |
| ผ.ข.40. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข23 |
| ผ.ข.41. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc | ผข23 |
| ผ.ข.42. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข24 |
| ผ.ข.43. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc | ผข24 |
| ผ.ข.44. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข25 |
| ผ.ข.45. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข25 |
| ผ.ข.46. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข26 |
| ผ.ข.47. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข26 |
| ผ.ข.48. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข27 |
| ผ.ข.49. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข27 |
| ผ.ข.50. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข28 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | ชื่อตาราง | หน้า |
|----------|--|------|
| ผ.ข.51. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคิท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข28 |
| ผ.ข.52. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคิท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข29 |
| ผ.ข.53. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคิท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข29 |
| ผ.ข.54. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคิท ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข30 |
| ผ.ข.55. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข31 |
| ผ.ข.56. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข32 |
| ผ.ข.57. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข32 |
| ผ.ข.58. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc | ผข33 |
| ผ.ข.59. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข33 |
| ผ.ข.60. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc | ผข34 |
| ผ.ข.61. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข34 |
| ผ.ข.62. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข35 |
| ผ.ข.63. | ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข35 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | ชื่อตาราง | หน้า |
|----------|--|------|
| ผ.ข.64. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข36 |
| ผ.ข.65. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข36 |
| ผ.ข.66. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc. | ผข37 |
| ผ.ข.67. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข37 |
| ผ.ข.68. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข38 |
| ผ.ข.69. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc. | ผข38 |
| ผ.ข.70. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข39 |
| ผ.ข.71. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข39 |
| ผ.ข.72. | ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc. | ผข40 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

| รูปที่ | ชื่อรูป | หน้า |
|--------|---|------|
| 2.1. | แสดงเครื่องมือพันคิท | 8 |
| 2.2. | แสดงเครื่องมือชมิคท์แฮมเมอร์ | 9 |
| 4.1. | แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่คลื่นอัลตราโซนิคผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับอายุของตัวอย่างคอนกรีต | 18 |
| 4.2. | แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นอัลตราโซนิคผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับขนาดของหินผสมคอนกรีต | 19 |
| 4.3. | กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นอัลตราโซนิคผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตของหินปูน | 20 |
| 4.4. | กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นอัลตราโซนิคผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตของหินบะซอลต์ | 21 |
| 4.5. | กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าริบาว์นั่มเบอร์รี่ของหินบะซอลต์ที่มุมการทดสอบ 0 องศา กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต | 24 |
| 4.6. | กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าริบาว์นั่มเบอร์รี่ของหินบะซอลต์ที่มุมการทดสอบ 90 องศา กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต | 25 |
| 4.7. | กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าริบาว์นั่มเบอร์รี่ของหินปูนที่มุมการทดสอบ 0 องศา กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต | 25 |
| 4.8. | กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าริบาว์นั่มเบอร์รี่ของหินปูนที่มุมการทดสอบ 90 องศา กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต | 25 |
| ผ.ก.1. | การหาแหล่งหิน | ผข2 |
| ผ.ก.2. | การเก็บตัวอย่างวัสดุ | ผข2 |
| ผ.ก.3. | การจัดเตรียมชิ้นส่วนผสม | ผข3 |
| ผ.ก.4. | การเตรียมแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต | ผข3 |
| ผ.ก.5. | แสดงการผสมเพต | ผข4 |
| ผ.ก.6. | การผสมคอนกรีต | ผข4 |
| ผ.ก.7. | การหล่อคอนกรีตตัวอย่าง | ผข5 |
| ผ.ก.8. | แสดงการบ่มตัวอย่างคอนกรีต | ผข5 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

| รูปที่ | ชื่อรูป | หน้า |
|---------|--|------|
| ผ.ก.9. | แสดงตัวอย่างคอนกรีต | ผข6 |
| ผ.ก.10. | แสดงการขัดผิวหน้าตัวอย่างคอนกรีต | ผข6 |
| ผ.ก.11. | แสดงการปรับแก้เครื่องมือพันคัท | ผข7 |
| ผ.ก.12. | แสดงการทดสอบหาค่าความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกผ่านตัวอย่างคอนกรีต | ผข7 |
| ผ.ก.13. | แสดงการทดสอบ โดยเครื่องมือชนิดที่สามเมอร์แบบตั้งฉาก | ผข8 |
| ผ.ก.14. | แสดงการทดสอบ โดยเครื่องมือชนิดที่สามเมอร์แบบขนาน | ผข8 |
| ผ.ก.15. | แสดงการเคีบตัวอย่างคอนกรีต | ผข9 |
| ผ.ก.16. | แสดงการทดสอบหาค่ารับแรงอัดของคอนกรีต โดยเครื่องทดสอบกำลังอัด | ผข9 |



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1. กล่าวนำ

คอนกรีตเป็นวัสดุที่มีความสำคัญมากสำหรับโครงสร้างในปัจจุบัน ดังนั้นในการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตจึงจำเป็นในการก่อสร้างทุกประเภทเพื่อที่จะให้คอนกรีตมีคุณสมบัติตามที่ออกแบบและกำหนดไว้ ในการทดสอบคอนกรีตมักจะหาค่ากำลังอัดเป็นส่วนใหญ่นอกจากคอนกรีตสามารถรับแรงดึงได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของแรงอัดเท่านั้น

ดังนั้นการที่จะได้มาซึ่งกำลังอัดของคอนกรีตนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี วิธีที่นิยมกันมากคือ การหล่อแท่งตัวอย่างคอนกรีตโดยการสุมเก็บตัวอย่างก่อนที่จะทำการเทคอนกรีตแล้วนำไปทดสอบโดยเครื่องกดคอนกรีต(Compression Machine) ซึ่งถือเป็นการทดสอบแบบทำลายและถือว่าเป็นกำลังของคอนกรีตในโครงสร้างนั้นด้วย แต่ในบางครั้งอาจมีความจำเป็นในบางประการที่ต้องทำการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดของโครงสร้างจริง เช่น ก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บไว้ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มีการเก็บก้อนตัวอย่างคอนกรีต ดังนั้นเมื่อต้องการที่จะทราบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตในโครงสร้างจริงนั้นอาจต้องทำการเจาะคอนกรีตของโครงสร้างจริงออกมาทดสอบซึ่งจะทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และอาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายได้

ดังนั้นจึงได้มีวิธีการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตโดยไม่ต้องทำการเจาะคอนกรีตในโครงสร้างจริงออกมานั้นคือ วิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายซึ่งมีวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายที่นิยมใช้อยู่ 2 วิธี คือ การทดสอบคอนกรีต Test Hammer หรือเรียกว่า Schmidt Hammer Test และการทดสอบโดยใช้คลื่น Ultrasonic Test

1.2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตในบางครั้งไม่สามารถที่จะทำการเจาะเอาคอนกรีตออกมาทดสอบได้ เนื่องจากอาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายได้หรือสภาพโครงสร้างไม่เอื้ออำนวยดังนั้นจึงมีการทดสอบแบบไม่ทำลายโดยใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิคผ่านเนื้อคอนกรีต เพื่อวัดหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

โดยนำความเร็วของคลื่นที่หาได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นอัลตราโซนิคที่เคลื่อนที่ผ่านเนื้อคอนกรีตกับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ก็จะสามารถทราบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตได้ จากหลักการที่คลื่นอัลตราโซนิคจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางแต่ละชนิดไม่เท่ากัน คลื่นอัลตราโซนิคจะเคลื่อนที่ในตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยได้เร็วกว่าที่เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก จากหลักการนี้เองสามารถนำมาใช้หาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตได้

ดังนั้นกล่าวคือการทำประเมินกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตได้จะต้องนำความเร็วของคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างของคอนกรีตนั้นมาอ่านค่าจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างคอนกรีตและความเร็วคลื่น จากงานวิจัยที่ศึกษาโดยทำการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคที่ผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตและมีสมการดังนี้

$$\log Y = -2.53551 + 7.61391 \log V \quad (1.1)$$

ซึ่ง Y คือ กำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน (km./cm.^2)

V คือ ความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิค (km./s.)

แต่มีการใช้หินผสมคอนกรีตเพียงขนาดเดียว ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ตั้งสมมุติฐานว่าคอนกรีตที่ใช้หินที่แตกต่างกันทั้งขนาดและชนิดน่าจะมีกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นกับค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตแตกต่างกัน แต่จากการทำงานจริงคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างจะมีการใช้ขนาดของหินที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดงานของโครงสร้าง เช่น งานฐานราก งานเสาเข็ม งานคาน เป็นต้น และในบางพื้นที่อาจใช้หินในบริเวณที่ใกล้สถานที่ก่อสร้างเพื่อที่ง่ายต่อการขนส่งและลดต้นทุนต่อการผลิต ดังนั้นในการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตด้วยคลื่นอัลตราโซนิคของคอนกรีตที่มีขนาดหินและชนิดของหินที่แตกต่างกันเพื่อให้มีปัจจัยใกล้เคียงกับการก่อสร้างจริง

1.3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคกับค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตกับชนิดของหิน
2. ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคกับค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตกับขนาดของหิน

1.4. ขอบเขตการศึกษา

เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคที่วิ่งผ่านตัวอย่างคอนกรีต เช่น อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ อายุของคอนกรีต กำลังคอนกรีต ขนาดของหิน เป็นต้น แต่โครงการพิเศษนี้มุ่งที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและขนาดของหินกับความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิค โดยใช้ชนิดของหินที่แตกต่างกันสองชนิดคือ หินปูนและหินบะซอลต์ และใช้ขนาดของหินทั้งหมด 3 ขนาดคือ 3/8 นิ้ว 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว โดยให้ค่า Mixdesign ที่มีกำลังรับแรงอัด 3 ค่า คือ 200 ksc. 300 ksc. 400 ksc. ซึ่งในแต่ละกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ชนิดของหิน ขนาดของหินจะทำการทดสอบอย่างละ 13 ตัวอย่าง รวมตัวอย่างที่ทำการทดสอบทั้งหมด 234 ตัวอย่าง และจะทำการทดสอบคอนกรีตตัวอย่างโดยเครื่องมือพันดิทที่อายุคอนกรีต 3 วัน 7 วัน 28 วัน และจะทำการทดสอบคอนกรีตตัวอย่างโดยเครื่องมือชนิดท์แฮมเมอร์และเครื่องกดคอนกรีตที่อายุคอนกรีต 28 วัน

1.5. ขั้นตอนการศึกษา

ในการดำเนินการศึกษาประเมินกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตแบบไม่ทำลายนั้นมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งในการศึกษานี้จะทำการทดสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิคและเครื่องมือชนิดท์แฮมเมอร์ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาคุณสมบัติของคลื่นอัลตราโซนิคเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงคุณสมบัติของคลื่น ซึ่งในการนำคลื่นอัลตราโซนิคมาใช้หาลำลังรับแรงอัดนั้นจะต้องใช้เครื่องมือพันดิทเป็นตัวส่งคลื่น

ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือพันดิทและทำการศึกษาการทำงานของเครื่องมือชนิดท์แฮมเมอร์ สำหรับการทดสอบหาลำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ส่วนชนิดของหินที่ใช้ทำการทดสอบนี้จะใช้หินที่มีชนิดและขนาดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาคูสมบัตินี้ของหินสำหรับเป็นส่วนผสมของคอนกรีต

ซึ่งการทำการทดสอบนี้จะใช้อัตราส่วนผสมของคอนกรีตแบบเดียวกัน และเมื่อทำการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตแบบไม่ทำลายโดยใช้เครื่องมือพันดิทและชนิดที่แสมเมอร์ เรียบร้อยแล้ว จึงจะนำไปหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตแบบทำลายโดยเครื่อง Compression Machine เพื่อที่จะนำค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบทั้งสองวิธีมาทำการเปรียบเทียบกัน แล้วจึงนำผลการทดลองที่ได้มาทำการวิเคราะห์

เพื่อที่จะได้นำค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบ ทั้งการทดสอบแบบทำลายและแบบไม่ทำลายนำมาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตกับขนาดและชนิดของหิน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

วรรณกรรมปริทัศน์

2.1. กล่าวนำ

ในบทนี้จะกล่าวถึงคำนิยามและคำจำกัดความ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการศึกษา สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เกิดความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

2.2. หิน

2.2.1. หินตะกอน หรือหินชั้น (Sedimentary Rock)

ที่นิยมใช้ ได้แก่ หินปูน (Limestone) ซึ่งเกิดจากการทับถมตัวของซากสัตว์ทะเล เป็นหินที่นำมาใช้ผสมคอนกรีตมากที่สุดในประเทศ เนื่องจากมีแหล่งหินอยู่มากเกือบทั่วไปในประเทศ โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่แถบจังหวัดสระบุรี ราชบุรี ชลบุรี กำแพงเพชร ลำปาง เลย และนครศรีธรรมราช มีค่าความแข็งแรงประมาณ 50-150 กก./ลบ.ซม. และมีค่าต้านทานการสึกกร่อน (Abrasion Resistance) อยู่ระหว่าง 20-37% (ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร,2540)

2.2.2. หินอัคนี (Igneous Rock)

มีความแข็งแรงกว่าหินปูนแต่ไม่มีผู้ผลิตมากนัก เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตและค่าสีกรหรือสูง มักผลิตในท้องที่ที่ไม่สามารถหาแหล่งหินปูนได้ หินอัคนีที่มีการผลิตในประเทศ ได้แก่ หินแกรนิต มีแหล่งผลิตอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ดาก ปราจีนบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี หินแอนดิไซต์มีแหล่งผลิตแถบจังหวัดสระบุรี เพชรบุรี และสระแก้ว หินบะซอลต์ มีแหล่งผลิตแถบจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ โดยทั่วไปหินอัคนี มีความแข็งแรงประมาณ 60-190 กก./ลบ.ซม. และมีค่าต้านทานการสึกกร่อน (Abrasion Resistance) อยู่ระหว่าง 10-30% (ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร,2540)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3. คลื่นอัลตราโซนิค

2.3.1. หลักการของคลื่นอัลตราโซนิค

ความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคที่เคลื่อนที่ผ่านไปในตัวกลางที่เป็นของแข็ง จะขึ้นอยู่กับกับความหนาแน่นและค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของวัสดุนั้น ๆ และเนื่องจากค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นมีความสัมพันธ์กับความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคด้วย ดังนั้นการวัดความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคในของแข็งจึงสามารถที่จะใช้เป็นตัวบอกระดับกำลังรับแรงอัดของแข็งได้ ซึ่งวัสดุที่สามารถใช้คลื่นอัลตราโซนิค ทดสอบ ได้แก่ คอนกรีต และท่อไม้ เป็นต้น

2.3.2. คุณสมบัติของคลื่นอัลตราโซนิค

เนื่องจากความเร็วคลื่นมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของของแข็งที่นำมาทดสอบดังสมการที่

$$V^2 = (k) \frac{E}{D} \quad (2.1)$$

ซึ่ง V = ความเร็วคลื่นอัลตราโซนิค

K = ค่าคงที่

E = ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น

D = ความหนาแน่นของของแข็ง

และคลื่นอัลตราโซนิคเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่มากกว่า 20 kHz. ขึ้นไป(เป็นคลื่นที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้)จึงได้มีการนำคลื่นอัลตราโซนิคที่มีความถี่ระหว่าง 0.5 ถึง 10 MHz. มาทำการทดสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย ซึ่งคลื่นอัลตราโซนิคสามารถเดินทางผ่านของแข็งได้ดีกว่าของเหลวและอากาศความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคในอากาศเท่ากับ 340 m./s. ในน้ำเท่ากับ 1,500 m./s. และในเหล็กกล้าเท่ากับ 5,900 m./s.

2.3.3. การกำเนิดคลื่นเสียงอัลตราโซนิก

การตรวจสอบวัสดุด้วยคลื่นอัลตราโซนิกนั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ ได้แก่

- แหล่งพลังงานเสียงที่ส่งเข้าไปในวัสดุ
- วิธีการวัดพลังงานเสียงที่สะท้อนออกมาจากจุดบกพร่อง

ภายในวัสดุประกอบหลักทั้งสองนั้น พบได้จากการเปลี่ยนพลังงานกล(การสั่น) และเปลี่ยนจากพลังงานกลกลับไปเป็นพลังงานไฟฟ้า เรียกว่า หัวตรวจสอบหรือทรานสดิวเซอร์

2.3.4. ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วคลื่นเสียงในคอนกรีต

ความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิกในคอนกรีตจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก. อายุของคอนกรีต

เมื่อคอนกรีตมีอายุที่มากกว่า 3 เดือนขึ้นไปอัตราการเพิ่มความเร็วของคลื่นเสียงจะมีค่าน้อยลงเมื่อเทียบกับความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้น (ปริณูณานิพนธ์เรื่องการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยคลื่นอัลตราโซนิก, 2543)

ข. ความชื้นของคอนกรีต

เมื่อตัวอย่างที่นำมาทำการทดสอบมีความแห้งจะทำให้ความเร็วของคลื่นเสียงมีค่าลดลง เช่น เมื่ออัตราส่วนของน้ำมีค่าลดลง 1 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้ความเร็วของคลื่นเสียงมีค่าลดลงประมาณ 50-90 cm./s.

ค. รอยแตกร้าวหรือช่องว่างภายในคอนกรีต

ถ้าหากบริเวณระหว่างโพรบรับและโพรบส่งมีรอยแตกร้าวหรือมีช่องว่างเกิดขึ้นจะทำให้ความเร็วเสียงมีค่าลดลงเนื่องจากคลื่นเสียงที่ผ่านอากาศได้ช้ากว่าคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4. เครื่องมือพันคัท

2.4.1. เครื่องมือพันคัท

เครื่องมือพันคัทมีชื่อเต็มว่า โปรเทเบิ้ล อัลตราโซนิค นอนเดสตรักทีฟ ดิจิตอล อินดิเคติง เทสเตอร์ (Portable Ultrasonic Non-destructive Digital Indication Tester)

2.4.2. ส่วนประกอบหลัก

เครื่องมือพันคัทนั้นมีส่วนประกอบหลัก ๆ ที่ใช้สำหรับการทดสอบหากำลังรับแรงอัดอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน คือ

1. ตัวเครื่องมือพันคัท
2. โพรบรับ-ส่งสัญญาณ 2 โพรบมีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 mm. สูงประมาณ 35 mm. ซึ่งจะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องมือด้วยสายรับ-ส่งสัญญาณยาวเส้นผ่า 4 m. ซึ่งทั้งสองโพรบนี้สามารถที่จะนำมาใช้สลับกันได้
3. แท่งปรับแก้ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 mm. ยาวประมาณ 200 mm.



รูปที่ 2.1. แสดงเครื่องมือพันคัท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.5. เครื่องชนิดที่แสมเมอร์

2.5.1. เครื่องชนิดที่แสมเมอร์

เครื่องชนิดที่แสมเมอร์เป็นเครื่องมือทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต โดยอาศัยหลักการสะท้อนของค้อนที่ยิงลงไปกระทบคอนกรีต ประกอบด้วยค้อนและตัวสปริงรับการสะท้อนของค้อนเครื่องมือนี้มีประโยชน์มากสำหรับการตรวจสอบอาคารที่สร้างเสร็จแล้ว และการทดสอบนั้นไม่ทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนของโครงสร้างอาคารที่ทำการทดสอบ

2.5.2. หลักการของเครื่องชนิดที่แสมเมอร์

หลักการของเครื่องมือชนิดที่แสมเมอร์สรุปได้จากคำกล่าวของ Edward G.Nawy ว่า “ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างค่ารีบาว์นนิ่งเบอร์กับค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นและกำลังของคอนกรีต ค่ารีบาว์นนิ่งเบอร์ขึ้นอยู่กับการที่หัวพลังเกอร์กระทบกับผิวคอนกรีต ยิ่งหัวพลังเกอร์กดลงไปใ้เนื้อคอนกรีตมากเท่าใดค่ารีบาว์นนิ่งเบอร์ก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นและกำลังของคอนกรีตมีอิทธิพลต่อค่ารีบาว์นนิ่งเบอร์” (Nawy,1997)



รูปที่ 2.2. แสดงเครื่องมือชนิดที่แสมเมอร์

บทที่ 3

การดำเนินการศึกษา

3.1. กล่าวนำ

ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตนั้น คุณสมบัติของวัสดุผสมแต่ละประเภทส่งผลต่อกำลังของคอนกรีตเมื่อมีคุณสมบัติใดต่างออกไปก็จะทำให้กำลังของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตในแต่ละครั้งจำเป็นต้องรู้ค่าคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการผสม ซึ่งวัสดุแต่ละอย่างนั้นอาจเหมาะหรือไม่เหมาะในการใช้ผสมคอนกรีตในงานแต่ละประเภท เพราะฉะนั้นจึงต้องตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุให้ผ่านข้อกำหนดและเหมาะสมกับประเภทของงานก่อนนำไปใช้ผสมคอนกรีต

3.2. การหาแหล่งหิน

ในการหาแหล่งหินนั้นได้ทำการหาตามแหล่งกำเนิดของชนิดหิน ซึ่งหินปูนจัดอยู่ในหินประเภทหินตะกอนหรือหินชั้น ซึ่งมีแหล่งหินอยู่มากเกือบทั่วไปในประเทศ โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่แถบจังหวัดสระบุรี ราชบุรี ชลบุรี กำแพงเพชร ลำปาง เลย และนครศรีธรรมราช ทางกลุ่มผู้ทำการทดสอบจึงเลือกที่จะหาหินชนิดนี้ที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหินใกล้ที่สุด และได้นำหินจากจังหวัดชลบุรีมาใช้ในการศึกษาเพราะเป็นแหล่งผลิตหินที่ใกล้ และง่ายต่อการขนส่ง

ส่วนหินบะซอลต์จัดอยู่ในหินประเภทหินอัคนี ซึ่งมีแหล่งผลิตแถบจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ทางกลุ่มผู้ทำการทดสอบจึงเลือกใช้หินที่จังหวัดบุรีรัมย์มาใช้ในการศึกษา เพราะเป็นแหล่งผลิตหินที่ใกล้ และง่ายต่อการขนส่งวัสดุ

3.3. ข้อกำหนดและค่าคุณสมบัติที่เหมาะสมของวัสดุผสมคอนกรีต

ในงานคอนกรีตทั่วไปจะใช้ข้อกำหนดของ ASTM เป็นตัวกำหนดว่าวัสดุมีความเหมาะสมในงานคอนกรีตหรือไม่ ซึ่งคุณสมบัติต่างของวัสดุผสมต้องมีค่าที่ผ่านข้อกำหนดจึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในงานผสมคอนกรีต โดยสามารถแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้

ตารางที่ 3.1 แสดงข้อกำหนดและมาตรฐานในการทดสอบวัสดุ

| Mixture | Test | Method | Requirement |
|------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Cement | Specific Gravity. | ASTM C188 | 3.15 |
| Sand | Sieve Analysis | ASTM C136 | ASTM C33 |
| | Fineness Modulus | ASTM C125 | 2.3 - 3.1 |
| | Material Finer Than No.200 | ASTM C117 | ≤ 5% |
| | Unit Weight of Aggregates. | ASTM C29 | N/A |
| | Clay lump and Friable Particles | ASTM C142 | ≤ 3% |
| | Organic Impurities. | ASTM C40 | Plate No.3 |
| | Specific Gravity. | ASTM C128 | N/A |
| Sedimentary Rock | Sieve Analysis | ASTM C136 | ASTM C33 |
| | Material Finer Than No.200 | ASTM C117 | ≤ 1% |
| | Unit Weight of Aggregates. | ASTM C29 | N/A |
| | Clay lump and Friable Particles | ASTM C142 | ≤ 5% |
| | Specific Gravity. | ASTM C127 | N/A |
| | Resistance to Abrasion Test | ASTM C131 | ≤ 50% |
| Igneous Rock | Sieve Analysis | ASTM C136 | ASTM C33 |
| | Material Finer Than No.200 | ASTM C117 | ≤ 1% |
| | Unit Weight of Aggregates. | ASTM C29 | N/A |
| | Clay lump and Friable Particles | ASTM C142 | ≤ 5% |
| | Specific Gravity. | ASTM C127 | N/A |
| | Resistance to Abrasion Test | ASTM C131 | ≤ 50% |
| Water | pH | AASHTO T26 | 6.0 - 8.0 |
| | Chloride | ASTM D512 | ≤ 500% |
| | Sulphate | ASTM D516 | ≤ 1000% |
| | Total Solid | AASHTO T26 | ≤ 50000% |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4. ผลการทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต

ตารางที่ 3.2. แสดงผลการทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต

| Mixture | Test | Method | Requirement | Result | Test Result |
|------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------|-------------|
| Sand | Sieve Analysis | ASTM C136 | ASTM C33 | | Pass |
| | Fineness Modulus | ASTM C125 | 2.3 - 3.1 | 3.09 | Pass |
| | Material Finer Than No.200 | ASTM C117 | ≤ 5% | 1.39% | Pass |
| | Unit Weight of Aggregates. | ASTM C29 | N/A | 1690 | N/A |
| | Clay lump and Friable Particles | ASTM C142 | ≤ 3% | 0.24% | Pass |
| | Organic Impurities. | ASTM C40 | Plate No.3 | No.1 | Pass |
| | Specific Gravity. | ASTM C128 | N/A | 2.58 | N/A |
| Sedimentary Rock | Sieve Analysis | ASTM C136 | ASTM C33 | | Pass |
| | Material Finer Than No.200 | ASTM C117 | ≤ 1% | 1.90% | Pass |
| | Unit Weight of Aggregates. | ASTM C29 | N/A | 1580 | N/A |
| | Clay lump and Friable Particles | ASTM C142 | ≤ 5% | 0.91% | Pass |
| | Specific Gravity. | ASTM C127 | N/A | 2.9 | N/A |
| | Resistance to Abrasion Test | ASTM C131 | ≤ 50% | 19.13% | Pass |
| Igneous Rock | Sieve Analysis | ASTM C136 | ASTM C33 | | Pass |
| | Material Finer Than No.200 | ASTM C117 | ≤ 1% | 2.1% | Pass |
| | Unit Weight of Aggregates. | ASTM C29 | N/A | 1620 | N/A |
| | Clay lump and Friable Particles | ASTM C142 | ≤ 5% | 0.91% | Pass |
| | Specific Gravity. | ASTM C127 | N/A | 3.2 | N/A |
| | Resistance to Abrasion Test | ASTM C131 | ≤ 50% | 15.17% | Pass |
| Water | pH | AASHTO T26 | 6.0 - 8.0 | 7.98 | Pass |
| | Chloride | ASTM D512 | ≤ 500% | 3.35 | Pass |
| | Sulphate | ASTM D516 | ≤ 1000% | 26.45 | Pass |
| | Total Solid | AASHTO T26 | ≤ 50000% | 164.5 | Pass |

จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าวัสดุที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตมีค่าผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นวัสดุที่จะนำมาใช้การศึกษานี้ จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในงานผสมคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ๑๒ ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5. การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตได้ทำการออกแบบตามมาตรฐาน ACI (211.1-77) โดยการทดสอบนี้จะทำการทดสอบโดยใช้หินปูนและหินบะชอลต์ เป็นส่วนผสมคอนกรีตและค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตจะใช้อยู่ที่ค่า 200, 300, 400 ksc. โดยขนาดหินที่ใช้คือ 1, 3/4, 3/8 นิ้ว โดยปริมาณส่วนผสมเป็นไปตาม ตารางที่ 3.3 ในการหล่อตัวอย่างคอนกรีตได้ใช้แบบหล่อรูปทรงกระบอก ซึ่งเป็นมาตรฐาน ASTM C 192

ตารางที่ 3.3. ปริมาณส่วนผสมคอนกรีตต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

| กำลังรับแรงอัด (ksc.) | ชนิดหิน | ขนาดหิน | ปริมาณหิน (kg.) | ปริมาณทราย (kg.) | ปริมาณซีเมนต์ (kg.) | ปริมาณน้ำ (kg.) | รวม |
|-----------------------|------------|---------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 200 | หินปูน | 1 | 1011.32 | 866.88 | 329.39 | 195 | 2402.6 |
| | | 3/4 | 1011.32 | 805.88 | 337.84 | 200 | 2355.0 |
| | | 3/8 | 1011.32 | 668.61 | 380.07 | 225 | 2285.0 |
| | หินบะชอลต์ | 1 | 1011.32 | 866.88 | 329.39 | 195 | 2402.6 |
| | | 3/4 | 1011.32 | 805.88 | 337.84 | 200 | 2355.0 |
| | | 3/8 | 1011.32 | 668.61 | 380.07 | 225 | 2285.0 |
| 300 | หินปูน | 1 | 1011.32 | 730.48 | 438.2 | 195 | 2375.0 |
| | | 3/4 | 1011.32 | 694.44 | 449.44 | 200 | 2355.2 |
| | | 3/8 | 1011.32 | 543.26 | 505.62 | 225 | 2285.2 |
| | หินบะชอลต์ | 1 | 1011.32 | 730.48 | 438.2 | 195 | 2375.0 |
| | | 3/4 | 1011.32 | 694.44 | 449.44 | 200 | 2355.2 |
| | | 3/8 | 1011.32 | 543.26 | 505.62 | 225 | 2285.2 |
| 400 | หินปูน | 1 | 1011.32 | 577.77 | 590.91 | 195 | 2375.0 |
| | | 3/4 | 1011.32 | 537.62 | 606.06 | 200 | 2355.0 |
| | | 3/8 | 1011.32 | 366.86 | 681.82 | 225 | 2285.0 |
| | หินบะชอลต์ | 1 | 1011.32 | 577.77 | 590.91 | 195 | 2375.0 |
| | | 3/4 | 1011.32 | 537.62 | 606.06 | 200 | 2355.0 |
| | | 3/8 | 1011.32 | 366.86 | 681.82 | 225 | 2285.0 |

3.6. การผสมตัวอย่างคอนกรีต

ก่อนที่จะทำการผสมตัวอย่างคอนกรีตนั้นจะต้องทำการจัดเตรียมส่วนผสมของคอนกรีตเสียก่อน โดยจะทำการเตรียมหิน ทราย และน้ำ เพื่อที่ใช้ในการผสมเพส จากนั้นจะทำการเตรียมหิน โดยใน 1 ตัวอย่างคอนกรีตจะใช้หินหนักเท่ากับ 5.3 kg. และเมื่อทำการผสมเพสเสร็จแล้วจะทำการชั่งเพส โดยใน 1 ตัวอย่างคอนกรีตจะใช้เพสหนักเท่ากับ 8.2 kg. จากนั้นจะทำการผสมเพสกับหินให้เข้ากัน ต่อจากนั้นจะนำคอนกรีตที่ผสมเสร็จไปใส่ในแบบ โดยในแต่ละแบบจะทำการในคอนกรีตจำนวน 3 ชั้น เท่า ๆ กัน ซึ่งแต่ละชั้นจะต้องทำการค้ำชั้นละ 25 ครั้ง ต่อจากนั้นก็จะทำการใช้ค้อนตีที่แบบเพื่อจะไล่อากาศ เสร็จแล้วก็ทำการปาดผิวหน้าให้เรียบ หลังจากเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงก็จะทำการแกะแบบ แล้วนำตัวอย่างคอนกรีตที่ได้ไปบ่มในอ่างเพื่อรอการทดสอบต่อไป

3.7. การทดสอบ

การทดสอบจะแบ่งการทดสอบออกเป็นสองวิธี คือ การทดสอบแบบไม่ทำลาย และการทดสอบแบบทำลาย ซึ่งจะทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตแบบไม่ทำลายโดยใช้เครื่องมือพันคิท ซึ่งในการทำสอบแบบไม่ทำลายนี้จะทำการทดสอบที่ตัวอย่างคอนกรีตมีอายุ 3, 7, 28 วัน และที่ตัวอย่างคอนกรีตมีอายุ 28 วัน จะทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตแบบไม่ทำลายด้วยเครื่องชนิดที่ผสมเมอร์ และจะทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตแบบทำลายโดยใช้เครื่องกดคอนกรีต

3.7.1. ขั้นตอนก่อนการทดสอบ

ก่อนที่จะทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตนั้น จะต้องนำแท่งตัวอย่างคอนกรีตมาเช็ดให้แห้งแล้วตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากนั้นจะนำแท่งตัวอย่างคอนกรีตมาขัดผิวด้านที่หยาบให้เรียบ เพื่อที่จะให้โพรบสัมผัสกับผิวหน้าคอนกรีตให้มากที่สุด

3.7.2. ขั้นตอนการทดสอบ

การทดสอบตัวอย่างคอนกรีตในช่วงของตัวอย่างคอนกรีตที่มีอายุ 3, 7 และ 28 วัน นั้นได้ทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตแบบไม่ทำลาย และการทดสอบแบบทำลาย ดังนี้

3.7.2.1. การทดสอบโดยใช้เครื่องมือพันดิท

3.7.2.1.1. การ Calibrate

เมื่อทำการติดตั้งเครื่องมือพันดิทเรียบร้อยแล้วดังนั้นจะทำการ Calibrate เครื่องมือพันดิท โดยทำการทาจาระบี หรือ Conductivity Gel Echotrace 900 ระหว่างหัวสัมผัสส่งสัญญาณและหัวสัมผัสรับสัญญาณ กับแท่งเหล็กมาตรฐาน ซึ่งจาระบี หรือ Conductivity Gel Echotrace นั้นจะเป็นสารนำคลื่นอัลตราโซนิกและจะช่วยให้คลื่นอัลตราโซนิกเดินทางได้คิระหว่างหัวสัมผัสส่งสัญญาณและหัวสัมผัสรับสัญญาณ กับแท่งเหล็กมาตรฐาน หลังจากนั้นจึงทำการปรับค่าที่เครื่องพันดิทให้มีค่าเท่ากับ 25.6 μ s. เมื่อปรับค่าเรียบร้อยแล้วจึงจะทำการทดสอบต่อไป

3.7.2.1.2. การทดสอบด้วยเครื่องมือพันดิท

ในการทดสอบด้วยเครื่องมือพันดิทนั้นจะทำการทดสอบที่ตัวอย่างคอนกรีตมีอายุ 3, 7 และ 28 วัน ซึ่งเมื่อทำการ Calibration เครื่องพันดิทเรียบร้อยแล้ว จะทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต โดยจะทำการทาจาระบีระหว่างหัวสัมผัสส่งสัญญาณ หัวสัมผัสรับสัญญาณกับผิวคอนกรีต หลังจากนั้นจะทดสอบโดยส่งคลื่นอัลตราโซนิกจากหัวสัมผัสส่งสัญญาณ ผ่านเนื้อคอนกรีตไปยังหัวสัมผัสรับสัญญาณ จากนั้นจะอ่านค่าระยะเวลาที่คลื่นอัลตราโซนิกเคลื่อนที่ผ่านแท่งตัวอย่างคอนกรีตแล้วจึงจดบันทึกค่าลงในตาราง จากนั้นจะนำค่าที่ได้มาหาความสัมพันธ์กับค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบโดยเครื่องกดคอนกรีต

3.7.2.1.3. การทดสอบโดยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์

ในการทดสอบด้วยเครื่องมือชนิดท์แฮมเมอร์นั้นจะทำการทดสอบที่ตัวอย่างคอนกรีตมีอายุ 28 วัน ซึ่งในการทดสอบนี้จะต้องขัดผิวทดสอบให้เรียบ ถ้าผิวโค้งนูน หรือผิวเว้าจะมีผลต่อค่า Rebound number เนื่องจากผิวโค้งนูนจะทำให้ได้ค่าที่อ่านได้จะต่ำกว่าค่าความเป็นจริง ส่วนผิวเว้าจะทำให้ได้ค่าที่ได้สูงกว่าความเป็นจริงหลังจากนั้นจะทำการสร้างตารางขนาด 8×8 ช่องและจะทำการชั่งอิงจำนวน 10 ช่อง โดยให้ตำแหน่งห่างกันอย่างน้อย 2.5 ซม. โดยจะทำการกดในทิศทางตั้งฉากกับผิวคอนกรีตแล้วหลังจากนั้นจะนำค่า Rebound number ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย แล้วดูว่าค่า Rebound number ที่ตำแหน่งใดมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 7 หน่วย ให้ทำการทดสอบตำแหน่งนั้นใหม่ถ้าทำการ

ทดสอบแล้วยังไม่ได้ ให้ตัดค่าที่ตำแหน่งนั้นทิ้งแล้วหาค่าเฉลี่ยใหม่ แล้วนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาหาความสัมพันธ์กับค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบโดยเครื่องกดคอนกรีต

3.7.2.1.4. การทดสอบโดยเครื่องกดคอนกรีต

ในการทดสอบด้วยเครื่องมือกดคอนกรีตนั้นจะทำการทดสอบที่ตัวอย่างคอนกรีตมีอายุ 28 วัน ซึ่งก่อนที่จะทำการทดสอบโดยเครื่องกดคอนกรีตนั้น จะต้องทำการทดสอบแบบไม่ทำลายให้เสร็จเสียก่อน และในการเตรียมแท่งตัวอย่างคอนกรีตก่อนที่จะทำการกดนั้นต้องทำให้ผิวด้านที่จะทำการกดเรียบเสียก่อน โดยการแปบหัวด้านที่ไม่เรียบจะด้านเดียวหรือแปบทั้งสองด้านก็ได้ จากนั้นทำการกด โดยเครื่องกดแล้วบันทึกค่า



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 16 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ผลการศึกษาและการวิเคราะห์

4.1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตโดยเครื่องมือพันคิต

4.1.1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับอายุของตัวอย่างคอนกรีต

จากผลการทดสอบ โดยเครื่องมือพันคิต(ภาคผนวก ข) พบว่าเมื่อทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตด้วยเครื่องมือพันคิตที่ระยะเวลา 3 วัน 7 วัน และ 28 วัน พบว่าค่าเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 3 วัน จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิกมาก และจะค่อย ๆ ลดลงที่ตัวอย่างคอนกรีตอายุ 7 วัน และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4.1

ซึ่งค่าเวลาจะเป็นส่วนกลับของความเร็วคลื่นอัลตราโซนิก ดังนั้นความเร็วคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 3 วัน จะช้าและจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอายุของคอนกรีตจะมีผลต่อเวลาในการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิก




รูปที่ 4.1. แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่คลื่นอัลตราโซนิคผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับอายุของตัวอย่างคอนกรีตที่ความเชื่อมั่น 95 %

4.1.2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็วคลื่นอัลตราโซนิคผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับขนาดของหิน

จากผลการทดสอบโดยเครื่องมือพันติท(ภาคผนวก ข) พบว่าเมื่อทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตค่าความเร็วคลื่นอัลตราโซนิคของหินที่มีขนาดใหญ่มีค่ามาก และค่าความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคจะมีค่าความเร็วลดลงเมื่อหินมีขนาดเล็กลง ดังแสดงในรูปที่ 4.2.

ซึ่งการที่หินขนาดใหญ่มีค่าความเร็วในการเดินทางของคลื่นมากกว่าหินขนาดเล็กเป็นเพราะตัวอย่างคอนกรีตที่มีหินขนาดใหญ่เป็นส่วนผสมเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านจะมีการหักเหของคลื่นน้อยกว่าตัวอย่างคอนกรีตที่มีหินขนาดเล็กเป็นส่วนผสม ซึ่งทำให้ระยะการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิคน้อยกว่าการเดินทางของหินขนาดเล็ก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขนาดของหินจะมีผลต่อการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิค



รูปที่ 4.2 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับขนาดและชนิดของหินผสมคอนกรีตที่ความเชื่อมั่น 95 %


4.1.3. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับชนิดของหิน

จากผลการทดสอบโดยเครื่องมือพันดิท(ภาคผนวก ข) เมื่อทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตแล้วนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าค่าความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกกับชนิดของหินมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 4.2. ซึ่งในการคำนวณทางสถิตินั้นหากค่าที่ได้จากการคำนวณต่ำกว่า 0.5 ถือว่าไม่มีนัยสำคัญ เป็นเพราะค่าความหนาแน่นของหินปูนและหินบะชอลด์มีค่าความแตกต่างน้อยมาก จึงไม่มีผลต่อการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิก

4.1.4. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

จากผลการทดสอบโดยเครื่องมือพันดิท(ภาคผนวก ข) เมื่อทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตแล้วนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าค่าความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกกับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.32 ดังแสดงในตารางที่ 4.2. ซึ่งในการคำนวณทางสถิตินั้นหากค่าที่ได้จากการคำนวณต่ำกว่า 0.5 ถือว่าไม่มีนัยสำคัญ

และ “เนื่องจากความเร็วคลื่นเป็นสัดส่วนกับรากที่สองของโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต และเป็นสัดส่วนผกผันกับรากที่สองของความหนาแน่นของคอนกรีต ถ้าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตเป็นสัดส่วนกับรากที่สองของกำลังคอนกรีต(ACI 318) ดังนั้น ความเร็วของคลื่นจะเป็นสัดส่วนกับรากที่สองของกำลังคอนกรีต แสดงว่ากำลังคอนกรีตที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อความเร็วคลื่นน้อยมาก” (Civil Engineering Magazine, ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2547) ซึ่งจากรูปที่ 4.3 และรูปที่ 4.4. ดังนั้นการตรวจสอบโดยวิธีนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นตัวตรวจค่ากำลังคอนกรีตโดยตรง แต่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของคอนกรีต แสดงให้เห็นว่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อค่าความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกน้อยมาก



รูปที่ 4.3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกผ่านตัวอย่างคอนกรีตกับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตของหินปูนที่ความเชื่อมั่น 95 %

4.2.2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารีบาวน์นัมเบอร์กับชนิดของหิน

จากผลการทดสอบ โดยเครื่องมือชนิดที่แฮมเมอร์ (ภาคผนวก ข) เมื่อทำการทดสอบ ตัวอย่างคอนกรีตแล้วนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าค่ารีบาวน์นัมเบอร์ที่มุมทำการทดสอบ 0 องศา กับชนิดของหินมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.22 ดังแสดงในตารางที่ 4.2. ซึ่งในการคำนวณทางสถิตินั้นหากค่าที่ได้จากการคำนวณต่ำกว่า 0.5 ถือว่าไม่มีนัยสำคัญ

และค่ารีบาวน์นัมเบอร์ที่มุมทำการทดสอบ 90 องศา กับชนิดของหินมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.15 ดังแสดงในตารางที่ 4.2. ซึ่งในการคำนวณทางสถิตินั้นหากค่าที่ได้จากการคำนวณต่ำกว่า 0.5 ถือว่าไม่มีนัยสำคัญ

4.2.3. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารีบาวน์นัมเบอร์กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

จากผลการทดสอบ โดยเครื่องมือชนิดที่แฮมเมอร์ โดยทำมุม 0 องศา กับตัวอย่างคอนกรีต (ภาคผนวก ข) พบว่าค่ารีบาวน์นัมเบอร์มีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ดังแสดงในรูปที่ 4.5 และรูปที่ 4.7. ซึ่งสามารถเขียนสมการเพื่อใช้ประเมินกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน เมื่อทราบค่ารีบาวน์นัมเบอร์ที่วัดได้ ดังสมการที่ 4.1.

$$Y = -0.5068N^2 + 0.0627N + 1.3807 \quad (4.1.)$$

$$R^2 = 0.820$$

ซึ่ง Y = กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน (ksc)

N = ค่ารีบาวน์นัมเบอร์ที่วัดได้จากการกดเครื่องมือชนิดที่แฮมเมอร์

R^2 = สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ

ซึ่งค่า $R^2 = 0.820$ หมายความว่าค่ารีบาวน์นัมเบอร์ ที่วัดได้จากเครื่องมือชนิดที่แฮมเมอร์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตตัวอย่างได้ 82.0 %

จากผลการทดสอบโดยเครื่องมือชนิดที่สามเมอร์โดยทำมุม 90 องศา กับตัวอย่างคอนกรีต (ภาคผนวก ข) พบว่าค่าริบาว์นัมเบอร์มีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ดังแสดงในรูปที่ 4.6. และรูปที่ 4.8. ซึ่งสามารถเขียนสมการเพื่อใช้ประเมินกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน เมื่อทราบค่าริบาว์นัมเบอร์ที่วัดได้ ดังสมการที่ 4.2.

$$Y = -0.0844N^2 + 15.5699N - 12.0211 \quad (4.2)$$

$$R^2 = 0.72757$$


ซึ่ง Y = กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน (ksc)

N = ค่าริบาว์นัมเบอร์ที่วัดได้จากการกดเครื่องมือชนิดที่สามเมอร์


R^2 = สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ

ซึ่งค่า $R^2 = 0.72757$ หมายความว่าค่าริบาว์นัมเบอร์ ที่วัดได้จากเครื่องมือชนิดที่สามเมอร์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตตัวอย่างได้ 72.73 %


ซึ่งจากกราฟที่ 4.5. - 4.8. จะเห็นได้ว่าค่าริบาว์นัมเบอร์มีความสัมพันธ์กับค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต โดยค่าริบาว์นัมเบอร์ที่ได้จากการทดสอบแบบขนานกับผิวโลก(0 องศา) จะมีค่ามากกว่าค่าริบาว์นัมเบอร์ที่ได้จากการทดสอบแบบตั้งฉากกับผิวโลก(90 องศา) อันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกจะส่งผลต่อการทดสอบแบบตั้งฉากกับผิวโลก เมื่อหัวพลังเกอร์กระทำกับผิวคอนกรีต ซึ่งขี้หัวพลังเกอร์ตกลงไปในเนื้อคอนกรีตมากขึ้นเท่าใด ค่าริบาว์นัมเบอร์ก็จะมีค่าน้อยลงเท่านั้น




รูปที่ 4.5. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ารีบาวน์ัมเบอร์ของหินบะซอลต์ที่มุมการทดสอบ 0 องศา กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ความชื้น 95 %



รูปที่ 4.6. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ารีบาวน์ัมเบอร์ของหินบะซอลต์ที่มุมการทดสอบ 90 องศา กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ความชื้น 95 %



รูปที่ 4.7. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ารีบาวน์ัมเบอร์ของหินปูนที่มุมการทดสอบ 0 องศา กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ความเชื่อมั่น 95 %



รูปที่ 4.8. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ารีบาวน์ัมเบอร์ของหินปูนที่มุมการทดสอบ 90 องศา กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ความเชื่อมั่น 95 %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 255 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

จากตารางที่ 3.3 จะเห็นว่าจากการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตทำให้มีค่าตัวแปลหลายค่า ซึ่งทางกลุ่มผู้ทำการจึงใช้การคำนวณทางสถิติเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินั้นเริ่มแรกจะต้องทำการป้อนข้อมูลให้กับโปรแกรม SPSS ดังแสดงในตารางที่ 4.1. ซึ่งค่าที่ทำการป้อนข้อมูลกับโปรแกรม SPSS จะต้องเป็นตัวเลขเพื่อที่โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ได้ โดยจะทำการกรอกชนิดของหิน ขนาดของหิน ปริมาณส่วนผสมคอนกรีต และผลการทดลอง แต่ขนาดและชนิดของหินไม่ได้เป็นค่าตัวเลข ดังนั้นจะต้องทำการแปลงค่าเหล่านี้ให้เป็นค่าตัวเลขเสียก่อน ซึ่งในการแปลงค่าขนาดและชนิดของหินจะมีรายละเอียดในการแปลงค่าดังนี้

4.3.1. การกรอกข้อมูลชนิดของหิน

ในการศึกษานี้ได้มีการใช้หิน 2 ชนิดด้วยกันซึ่งจะมีรายละเอียดในการกรอกข้อมูลดังนี้

- การกรอกข้อมูลเลข 1 คือ ชนิดของหินปูน
- การกรอกข้อมูลเลข 2 คือ ชนิดหินบะซอลต์

4.3.2. การกรอกข้อมูลขนาดของหิน

ในการศึกษานี้ได้มีการใช้หิน 3 ชนิดด้วยกันซึ่งจะมีรายละเอียดในการกรอกข้อมูลดังนี้

- การกรอกข้อมูลเลข 1 คือ หินขนาด 1 นิ้ว
- การกรอกข้อมูลเลข 2 คือ หินขนาด 3/4 นิ้ว
- การกรอกข้อมูลเลข 3 คือ หินขนาด 3/8 นิ้ว

4.4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิตินี้จะได้ผลการวิเคราะห์เป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งค่าที่ได้จะมีความหมายดังต่อไปนี้

- ข้อมูลเลขการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ +1 หมายความว่า ข้อมูลนั้นมีค่าความสัมพันธ์กันโดยตรง
- ข้อมูลเลขการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ -1 หมายความว่า ข้อมูลนั้นมีค่าความสัมพันธ์กันแบบตรงกันข้าม
- ข้อมูลเลขการวิเคราะห์มีค่าระหว่าง +0.5 ถึง -0.5 หมายความว่า ข้อมูลนั้นมีค่าความสัมพันธ์กันน้อยมากซึ่งอาจถือได้ว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตัวอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น

- ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นอัลตราโซนิกกับขนาดของหินมีค่าเท่ากับ -0.73 ซึ่งในการกรอกข้อมูลนั้นจะทำการกรอกข้อมูลจากหินขนาดเล็กไปยังหินขนาดใหญ่(ค่ามากไปยังค่าน้อย) และจากผลที่ได้แสดงว่า หินขนาดใหญ่คลื่นอัลตราโซนิกจะเคลื่อนที่ได้ดีกว่าหินที่มีขนาดเล็ก
- ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นอัลตราโซนิกกับชนิดของหินมีค่าเท่ากับ 0.05 และจากผลที่ได้แสดงว่าชนิดของหิน ไม่มีผลต่อการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิก
- ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าริบาว์นัมเบอร์กับชนิดของหินมีค่าเท่ากับ -0.22 และจากผลที่ได้แสดงว่าชนิดของหิน ไม่มีผลต่อค่าริบาว์นัมเบอร์
- ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าริบาว์นัมเบอร์กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมีค่าเท่ากับ 0.89 และจากผลที่ได้แสดงว่าค่าริบาว์นัมเบอร์มีความสัมพันธ์กับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตโดยตรง

ตารางที่ 4.1. การกรอกข้อมูลให้กับการวิเคราะห์ด้วยสถิติ

| type | size | str_d | rock | sand | cement | water | plaste | sc_ratio | sp_ratio | cs_ratio | cp_ratio | ultra | hammer0 | hammer9 | str_com |
|------|------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|-------|---------|---------|---------|
| 1 | 1 | 200 | 1011.32 | 866.88 | 329.39 | 195 | 524.39 | 2.63 | 1.653 | 0.38 | 0.628 | 4.46 | 24.4 | 21.46 | 290.9 |
| 1 | 2 | 200 | 1011.32 | 805.88 | 337.84 | 200 | 537.84 | 2.38 | 1.498 | 0.419 | 0.628 | 4.45 | 27.48 | 21.76 | 289.7 |
| 1 | 3 | 200 | 1011.32 | 668.61 | 380.07 | 225 | 605.07 | 1.76 | 1.105 | 0.568 | 0.628 | 4.33 | 25.93 | 24.93 | 291.6 |
| 2 | 1 | 200 | 1011.32 | 866.88 | 329.39 | 195 | 524.39 | 2.63 | 1.653 | 0.38 | 0.628 | 4.53 | 27.77 | 28.6 | 340.8 |
| 2 | 2 | 200 | 1011.32 | 805.88 | 337.84 | 200 | 537.84 | 2.38 | 1.498 | 0.419 | 0.628 | 4.52 | 27.43 | 28.63 | 354.7 |
| 2 | 3 | 200 | 1011.32 | 668.61 | 380.07 | 225 | 605.07 | 1.76 | 1.105 | 0.568 | 0.628 | 4.26 | 25.87 | 29.2 | 333.5 |
| 1 | 1 | 300 | 1011.32 | 730.48 | 438.2 | 195 | 633.2 | 1.67 | 1.154 | 0.6 | 0.69 | 4.59 | 29.55 | 26.9 | 397.1 |
| 1 | 2 | 300 | 1011.32 | 694.44 | 449.44 | 200 | 649.44 | 1.54 | 1.069 | 0.647 | 0.69 | 4.44 | 36.91 | 35.41 | 448.4 |
| 1 | 3 | 300 | 1011.32 | 543.26 | 505.62 | 225 | 730.62 | 1.07 | 0.744 | 0.93 | 0.69 | 4.38 | 37.27 | 32.07 | 481.9 |
| 2 | 1 | 300 | 1011.32 | 730.48 | 438.2 | 195 | 633.2 | 1.67 | 1.154 | 0.6 | 0.69 | 4.66 | 32.63 | 33.6 | 426 |
| 2 | 2 | 300 | 1011.32 | 694.44 | 449.44 | 200 | 649.44 | 1.54 | 1.069 | 0.647 | 0.69 | 4.54 | 31.25 | 33.52 | 348.6 |
| 2 | 3 | 300 | 1011.32 | 543.26 | 505.62 | 225 | 730.62 | 1.07 | 0.744 | 0.93 | 0.69 | 4.34 | 30.13 | 34.08 | 436.6 |
| 1 | 1 | 400 | 1011.32 | 577.77 | 590.91 | 195 | 785.91 | 0.98 | 0.735 | 1.023 | 0.752 | 4.61 | 38.07 | 38.02 | 493.2 |
| 1 | 2 | 400 | 1011.32 | 537.62 | 606.06 | 200 | 806.06 | 0.89 | 0.667 | 1.127 | 0.752 | 4.54 | 38.37 | 38.65 | 455.6 |
| 1 | 3 | 400 | 1011.32 | 366.86 | 681.82 | 225 | 906.82 | 0.54 | 0.405 | 1.859 | 0.752 | 4.52 | 39.24 | 38.55 | 441.2 |
| 2 | 1 | 400 | 1011.32 | 577.77 | 590.91 | 195 | 785.91 | 0.97 | 0.735 | 1.023 | 0.752 | 4.56 | 34.04 | 33.44 | 428.2 |
| 2 | 2 | 400 | 1011.32 | 537.62 | 606.06 | 200 | 806.06 | 0.89 | 0.667 | 1.127 | 0.752 | 4.5 | 34.66 | 35.13 | 414.9 |
| 2 | 3 | 400 | 1011.32 | 366.86 | 681.82 | 225 | 906.82 | 0.54 | 0.405 | 1.859 | 0.752 | 4.49 | 34.6 | 35.28 | 412.3 |

ตารางที่ 4.2. แสดงการคำนวณผลการทดลองทางสถิติ

| | TYPE | SIZE | STR_D | ROCK | SAND | CEMENT | WATER | PLASTE | SC_RATIO | SP_RATIO | CS_RATIO | CP_RATIO | ULTRA | HAMMERO | HAMMER9 | STR_COM |
|---------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|-------|---------|---------|---------|
| TYPE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.22 | 0.15 | -0.08 |
| Rock SIZE | 0.00 | 1.00 | 0.00 | . | -0.56 | 0.24 | 0.93 | 0.33 | -0.39 | -0.46 | 0.42 | 0.00 | -0.73 | 0.09 | 0.16 | 0.02 |
| Design STR | 0.00 | 0.00 | 1.00 | . | -0.81 | 0.96 | 0.00 | 0.93 | -0.90 | -0.87 | 0.82 | 1.00 | 0.45 | 0.87 | 0.84 | 0.79 |
| ROCK Quan. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SAND Quan. | 0.00 | -0.56 | -0.81 | . | 1.00 | -0.93 | -0.59 | -0.96 | 0.96 | 0.98 | -0.95 | -0.81 | 0.06 | -0.72 | -0.74 | -0.65 |
| CEMENT Quan. | 0.00 | 0.24 | 0.96 | . | -0.93 | 1.00 | 0.26 | 0.99 | -0.96 | -0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.25 | 0.83 | 0.83 | 0.74 |
| WATER Quan. | 0.00 | 0.93 | 0.00 | . | -0.59 | 0.26 | 1.00 | 0.36 | -0.41 | -0.48 | 0.46 | 0.00 | -0.72 | 0.05 | 0.12 | 0.05 |
| PLASTE Weight | 0.00 | 0.33 | 0.93 | . | -0.96 | 0.99 | 0.36 | 1.00 | -0.97 | -0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.17 | 0.81 | 0.81 | 0.72 |
| SC_RATIO | 0.00 | -0.39 | -0.90 | . | 0.96 | -0.96 | -0.41 | -0.97 | 1.00 | 1.00 | -0.89 | -0.90 | -0.08 | -0.81 | -0.83 | -0.76 |
| SP_RATIO | 0.00 | -0.46 | -0.87 | . | 0.98 | -0.95 | -0.48 | -0.97 | 1.00 | 1.00 | -0.91 | -0.87 | -0.02 | -0.78 | -0.80 | -0.73 |
| CS_RATIO | 0.00 | 0.42 | 0.82 | . | -0.95 | 0.94 | 0.46 | 0.96 | -0.89 | -0.91 | 1.00 | 0.82 | 0.12 | 0.72 | 0.71 | 0.58 |
| CP_RATIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | . | -0.81 | 0.96 | 0.00 | 0.93 | -0.90 | -0.87 | 0.82 | 1.00 | 0.45 | 0.87 | 0.84 | 0.79 |
| ULTRA | 0.00 | 0.00 | 0.45 | . | 0.06 | 0.25 | -0.72 | 0.17 | -0.08 | -0.02 | 0.12 | 0.45 | 1.00 | 0.37 | 0.31 | 0.31 |
| HAMMERO | 0.00 | 0.00 | 0.87 | . | -0.72 | 0.83 | 0.05 | 0.81 | -0.81 | -0.78 | 0.72 | 0.87 | 0.37 | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
| HAMMER90 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | . | -0.74 | 0.83 | 0.12 | 0.81 | -0.83 | -0.80 | 0.71 | 0.84 | 0.31 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
| STR_COM | -0.08 | 0.02 | 0.79 | . | -0.65 | 0.74 | 0.05 | 0.72 | -0.76 | -0.73 | 0.58 | 0.79 | 0.32 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

5.1. สรุปผลการศึกษาโดยเครื่องมือพันคิท

ในการศึกษาถึงปัจจัยของขนาดและชนิดของหินที่มีผลต่อคลื่นอัลตราโซนิคในคอนกรีตนั้น พบว่าหินที่มีขนาด 1 นิ้ว ค่าความเร็วในการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิคผ่านคอนกรีตจะมีค่ามากกว่าหินที่มีขนาด $\frac{3}{4}$ นิ้ว และ $\frac{3}{8}$ นิ้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตที่มีหินขนาดใหญ่เป็นส่วนผสม คลื่นอัลตราโซนิคจะเดินทางได้เร็วกว่าคอนกรีตที่มีหินขนาดเล็กเป็นส่วนผสม

ซึ่งการที่หินขนาดใหญ่มีค่าความเร็วในการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิคมากกว่าหินขนาดเล็กเป็นเพราะตัวอย่างคอนกรีตที่มีหินขนาดใหญ่เป็นส่วนผสมนั้น เมื่อคลื่นอัลตราโซนิคเคลื่อนที่ผ่านจะมีการหักเหของคลื่นน้อยกว่าตัวอย่างคอนกรีตที่มีหินขนาดเล็กเป็นส่วนผสม ซึ่งจะทำให้ระยะทางในการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิค ที่เคลื่อนที่ผ่านคอนกรีตที่มีหินขนาดใหญ่เป็นส่วนผสม น้อยกว่าการเดินทางผ่านคอนกรีตที่มีหินขนาดเล็กเป็นส่วนผสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขนาดของหินจะมีผลต่อการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิค

และในส่วนของความเร็วคลื่นอัลตราโซนิคที่เคลื่อนที่ผ่านคอนกรีตที่มีชนิดของหินเป็นส่วนผสมที่แตกต่างกัน การเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิคไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากค่าความหนาแน่นของหินปูนและหินชะลด์ที่ได้จากการทดสอบมีค่าความแตกต่างน้อยมาก ซึ่งอาจถือได้ว่าหินทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นชนิดของหินจึงไม่มีผลต่อการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิคผ่านตัวอย่างคอนกรีต

5.2. ข้อเสนอแนะ

การตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือพันคตินั้น ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นตัวตรวจค่ากำลังคอนกรีตโดยตรง แต่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของคอนกรีต เช่น รอยแตกร้าวในคอนกรีต ความหนาแน่นของคอนกรีต เป็นต้น และหากจะทำการทดสอบการหาลำดับรับแรงอัดของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย ควรใช้การตรวจสอบโดยเครื่องมือพันคิตและเครื่องมือชนิดที่แฮมเมอร์ร่วมกันเพื่อให้เกิดค่าความแม่นยำในการทดสอบ




บรรณานุกรม

- Fujii.Z.,1995. การทดสอบแบบไม่ทำลาย.พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- Nawy.E.G.,1997. Concrete Construction Engineering Handbook. New York : John Wiel Sons.
- ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร, 2540. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 5. ม.ป.ท.
- ปริญญาพันธ์เรื่องการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยคลื่นอัลตราโซนิค,2543
- คู่มือการทดสอบหิน ทราาย และคอนกรีต ,พิมพ์ครั้งที่ 1:มิถุนายน 2541
- A.H.Buchanan, “Structural design for fire safety”, reprinted April 2002, John Wiley and sons.
- Civil Engineering Magazian, ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2547

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ศ.ก.1. การหาแหล่งหิน



รูปที่ ศ.ก.2. การเก็บตัวอย่างวัสดุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ศก2 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ผ.ก.3. การจัดเตรียมส่วนผสมคอนกรีต



รูปที่ ผ.ก.4. การเตรียมแบบหล่อคอนกรีตตัวอย่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผก3 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ผ.ก.5. การแสดงการผสมเพส




รูปที่ ผ.ก.6. การแสดงผสมคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผก4 ้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ผ.ก.7. การหล่อคอนกรีตตัวอย่าง



รูปที่ ผ.ก.8. แสดงการบ่มตัวอย่างคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผก5 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ผ.ก.9. แสดงตัวอย่างคอนกรีต



รูปที่ ผ.ก.10. แสดงการขัดผิวหน้าตัวอย่างคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผก6 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ผ.ก.11. แสดงการปรับแก้เครื่องมือพันคัท




รูปที่ ผ.ก.12. แสดงการทดสอบหาความเร็วคลื่นอัลตราโซนิคผ่านตัวอย่างคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผก7 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ผ.ก.13. แสดงการทดสอบโดยเครื่องมือชนิดแฮมเมอร์แบบตั้งฉาก(90 องศา)



รูปที่ ผ.ก.14. แสดงการทดสอบโดยเครื่องมือชนิดแฮมเมอร์แบบขนาน(0 องศา)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผก8 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ผ.ก.15. แสดงการเก็บตัวอย่างคอนกรีต



รูปที่ ผ.ก.16. แสดงการทดสอบหาค่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต โดยเครื่องทดสอบกำลังอัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผก9 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข

ผลการทดสอบ

- ข1. การทดสอบด้วยเครื่องมือชนิดแฮมเมอร์
- ข2. การทดสอบด้วยเครื่องมือพันดัท
- ข3. การทดสอบด้วยเครื่องมือ Compressive

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข1. การทดสอบด้วยเครื่องมือชนิดแฮมเมอร์

ตารางที่ ผ.ข.1. ผลการทดสอบหिनบะชอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 24.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 30.0 |
| 2 | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 26.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 34.0 | 28.0 | 30.0 |
| 3 | 28.0 | 32.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 29.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 |
| 4 | 31.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 34.0 | 28.0 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 30.0 |
| 5 | 27.0 | 32.0 | 29.0 | 33.0 | 29.0 | 30.0 | 22.0 | 31.0 | 28.0 | 30.0 |
| 6 | 28.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 27.0 |
| 7 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 34.0 | 28.0 | 29.0 | 34.0 | 32.0 | 24.0 |
| 8 | 30.0 | 26.0 | 28.0 | 22.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 25.0 |
| 9 | 25.0 | 34.0 | 29.0 | 25.0 | 33.0 | 27.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 28.0 |
| 10 | 31.0 | 36.0 | 29.0 | 29.0 | 33.0 | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 33.0 | 27.0 |
| รวม | 285.0 | 309.0 | 289.0 | 273.0 | 318.0 | 283.0 | 276.0 | 305.0 | 297.0 | 279.0 |
| เฉลี่ย | 28.5 | 30.9 | 28.9 | 27.3 | 31.8 | 28.3 | 27.6 | 30.5 | 29.7 | 27.9 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.2. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่สามเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 26.0 | 26.0 | 32.0 | 26.0 | 25.0 | 33.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 |
| 2 | 26.0 | 27.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 24.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 |
| 3 | 27.0 | 24.0 | 30.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 34.0 | 27.0 | 25.0 | 27.0 |
| 4 | 26.0 | 22.0 | 32.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 25.0 | 28.0 | 27.0 |
| 5 | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 29.0 | 26.0 | 30.0 | 30.0 | 23.0 | 26.0 | 27.0 |
| 6 | 27.0 | 22.0 | 34.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 25.0 | 28.0 | 29.0 |
| 7 | 27.0 | 29.0 | 32.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 32.0 | 27.0 | 30.0 |
| 8 | 29.0 | 24.0 | 34.0 | 27.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 26.0 | 25.0 | 27.0 |
| 9 | 26.0 | 29.0 | 31.0 | 27.0 | 26.0 | 28.0 | 34.0 | 28.0 | 27.0 | 30.0 |
| 10 | 29.0 | 28.0 | 34.0 | 27.0 | 27.0 | 34.0 | 34.0 | 27.0 | 25.0 | 28.0 |
| รวม | 269.0 | 257.0 | 314.0 | 274.0 | 262.0 | 297.0 | 300.0 | 268.0 | 266.0 | 281.0 |
| เฉลี่ย | 26.9 | 25.7 | 31.4 | 27.4 | 26.2 | 29.7 | 30.0 | 26.8 | 26.6 | 28.1 |

ตารางที่ ผ.ข.3. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่สามเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่
อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 30.0 | 33.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 | 29.5 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 27.0 |
| 2 | 30.0 | 25.0 | 29.0 | 36.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 32.0 | 28.0 | 28.0 |
| 3 | 27.0 | 32.0 | 31.5 | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 |
| 4 | 29.0 | 24.0 | 28.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 27.5 | 38.0 | 28.0 | 29.0 |
| 5 | 31.0 | 26.0 | 26.0 | 31.0 | 36.0 | 30.5 | 25.0 | 33.5 | 27.0 | 29.5 |
| 6 | 29.0 | 26.0 | 32.5 | 37.0 | 30.0 | 32.0 | 28.0 | 32.0 | 25.0 | 26.0 |
| 7 | 30.0 | 31.0 | 25.0 | 36.5 | 26.0 | 30.5 | 26.0 | 35.0 | 28.0 | 25.0 |
| 8 | 25.0 | 32.0 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | 33.0 | 26.5 | 31.0 | 24.0 | 28.5 |
| 9 | 26.5 | 29.0 | 32.5 | 33.0 | 33.0 | 28.0 | 33.5 | 27.0 | 25.0 | 21.0 |
| 10 | 26.5 | 25.0 | 28.5 | 35.0 | 26.0 | 29.5 | 28.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 |
| รวม | 284.0 | 283.0 | 290.5 | 320.5 | 293.0 | 298.0 | 276.5 | 311.5 | 266.0 | 270.0 |
| เฉลี่ย | 28.4 | 28.3 | 29.1 | 32.1 | 29.3 | 29.8 | 27.7 | 31.2 | 26.6 | 27.0 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.4. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่
อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำกรวด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 29.5 | 26.0 | 30.0 | 27.0 | 28.5 | 27.0 | 29.0 | 22.0 | 25.5 | 29.0 |
| 2 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 31.0 | 27.0 | 29.0 | 28.0 |
| 3 | 29.0 | 24.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 24.0 | 30.0 | 23.0 | 30.0 | 28.0 |
| 4 | 29.0 | 26.0 | 32.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 27.0 |
| 5 | 29.0 | 26.0 | 31.0 | 29.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 30.0 |
| 6 | 23.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 28.0 | 24.5 | 28.0 | 28.0 | 25.5 | 28.0 |
| 7 | 28.0 | 23.0 | 30.0 | 25.0 | 27.0 | 22.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 8 | 30.0 | 26.0 | 24.0 | 31.0 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 9 | 28.0 | 22.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 22.0 | 25.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
| 10 | 25.0 | 22.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 22.0 | 28.5 | 31.0 | 29.0 |
| รวม | 279.5 | 250.0 | 291.0 | 283.5 | 277.5 | 265.0 | 280.0 | 265.5 | 278.0 | 281.0 |
| เฉลี่ย | 28.0 | 25.0 | 29.1 | 28.4 | 27.8 | 26.5 | 28.0 | 26.6 | 27.8 | 28.1 |

ตารางที่ ผ.ข.5. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่
อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำกรวด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 38.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 28.0 | 28.0 | 32.0 | 29.0 | 25.0 | 27.0 |
| 2 | 32.0 | 31.0 | 26.0 | 30.0 | 32.5 | 26.5 | 33.0 | 29.5 | 28.0 | 26.0 |
| 3 | 31.0 | 32.0 | 28.0 | 31.0 | 26.0 | 28.5 | 27.0 | 29.0 | 26.0 | 27.0 |
| 4 | 34.5 | 27.0 | 29.0 | 33.0 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 28.5 | 27.0 |
| 5 | 34.5 | 26.0 | 27.5 | 33.0 | 26.5 | 27.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 23.5 |
| 6 | 37.5 | 26.0 | 27.0 | 28.5 | 33.5 | 26.0 | 30.5 | 27.0 | 26.5 | 27.0 |
| 7 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 31.0 | 24.5 | 27.0 | 35.0 | 29.0 | 29.5 | 26.5 |
| 8 | 34.0 | 28.0 | 34.5 | 35.5 | 28.0 | 27.0 | 28.0 | 30.5 | 26.0 | 24.0 |
| 9 | 30.0 | 29.0 | 24.5 | 35.0 | 30.0 | 28.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 27.5 |
| 10 | 31.5 | 29.0 | 26.0 | 31.0 | 29.0 | 27.5 | 28.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| รวม | 334.0 | 285.0 | 283.5 | 320.0 | 287.0 | 272.5 | 301.5 | 284.0 | 269.5 | 263.5 |
| เฉลี่ย | 33.4 | 28.5 | 28.4 | 32.0 | 28.7 | 27.3 | 30.2 | 28.4 | 27.0 | 26.4 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้.

ตารางที่ ผ.ข.6. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่
อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 26.0 | 28.0 | 25.0 | 28.0 | 29.0 | 26.0 | 27.0 | 26.0 | 30.0 | 24.0 |
| 2 | 28.0 | 29.0 | 25.0 | 29.0 | 32.0 | 28.0 | 27.0 | 29.0 | 24.0 | 26.0 |
| 3 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 |
| 4 | 25.0 | 25.0 | 22.0 | 24.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 23.0 | 27.0 | 26.0 |
| 5 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 27.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 |
| 6 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 27.0 | 24.0 | 27.0 |
| 7 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 |
| 8 | 23.0 | 28.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 22.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 |
| 9 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 29.0 | 28.0 | 24.0 |
| 10 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 28.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 29.0 | 24.0 |
| รวม | 255.0 | 268.0 | 252.0 | 272.0 | 276.0 | 274.0 | 260.0 | 266.0 | 269.0 | 252.0 |
| เฉลี่ย | 25.5 | 26.8 | 25.2 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 26.0 | 26.6 | 26.9 | 25.2 |

ตารางที่ ผ.ข.7. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่
อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 33.0 | 36.0 | 32.0 | 27.0 | 35.0 | 31.0 | 29.0 | 33.0 | 34.0 | 36.0 |
| 2 | 32.0 | 34.0 | 31.0 | 34.0 | 38.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 |
| 3 | 31.0 | 36.0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 34.0 | 32.0 | 32.0 | 34.0 |
| 4 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 |
| 5 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 34.0 | 36.0 |
| 6 | 36.0 | 34.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| 7 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 33.0 | 29.0 | 35.0 | 37.0 | 36.0 |
| 8 | 28.0 | 34.0 | 33.0 | 23.0 | 36.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 |
| 9 | 29.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 32.0 | 30.0 | 37.0 | 34.0 | 32.0 | 38.0 |
| 10 | 36.0 | 29.0 | 34.0 | 29.0 | 37.0 | 35.0 | 30.0 | 37.0 | 35.0 | 37.0 |
| รวม | 324.0 | 336.0 | 339.0 | 318.0 | 349.0 | 337.0 | 325.0 | 344.0 | 344.0 | 354.0 |
| เฉลี่ย | 32.4 | 33.6 | 33.9 | 31.8 | 34.9 | 33.7 | 32.5 | 34.4 | 34.4 | 35.4 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.8. ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำกรวด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 33.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 35.0 | 32.0 | 30.0 | 32.0 | 30.0 | 32.0 |
| 2 | 39.0 | 32.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 32.0 | 38.0 |
| 3 | 36.0 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 34.0 | 38.0 | 35.0 | 34.0 | 36.0 |
| 4 | 33.0 | 31.0 | 28.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | 32.0 | 35.0 |
| 5 | 34.0 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 33.0 | 36.0 | 33.0 | 38.0 | 32.0 | 31.0 |
| 6 | 32.0 | 30.0 | 33.0 | 31.0 | 35.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 37.0 | 31.0 |
| 7 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 32.0 | 34.0 | 33.0 |
| 8 | 31.0 | 32.0 | 34.0 | 32.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 33.0 | 32.0 | 33.0 |
| 9 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 35.0 |
| 10 | 32.0 | 34.0 | 32.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 29.0 | 28.0 | 31.0 |
| รวม | 332.0 | 318.0 | 328.0 | 323.0 | 340.0 | 334.0 | 333.0 | 331.0 | 321.0 | 335.0 |
| เฉลี่ย | 33.2 | 31.8 | 32.8 | 32.3 | 34.0 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 32.1 | 33.5 |

ตารางที่ ผ.ข.9. ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่
อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำกรวด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 33.0 | 29.0 | 33.0 | 27.0 |
| 2 | 34.0 | 32.0 | 31.0 | 39.0 | 32.0 | 29.0 | 34.0 | 35.0 | 29.0 | 29.0 |
| 3 | 35.0 | 31.0 | 36.0 | 30.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 34.0 |
| 4 | 36.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 31.0 | 35.0 | 42.0 | 34.0 | 35.0 |
| 5 | 36.0 | 28.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 40.0 | 42.0 | 34.0 |
| 6 | 35.0 | 36.0 | 31.0 | 33.0 | 37.0 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | 35.0 | 34.0 |
| 7 | 37.0 | 33.0 | 37.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 30.0 | 37.0 | 33.0 | 36.0 |
| 8 | 36.0 | 34.0 | 37.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 38.0 | 30.0 | 37.0 | 30.0 |
| 9 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | 32.0 | 35.0 |
| 10 | 36.0 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 31.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 37.0 |
| รวม | 350.0 | 320.0 | 341.0 | 338.0 | 338.0 | 332.0 | 339.0 | 345.0 | 344.0 | 331.0 |
| เฉลี่ย | 35.0 | 32.0 | 34.1 | 33.8 | 33.8 | 33.2 | 33.9 | 34.5 | 34.4 | 33.1 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.10. ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่สามเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 26.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 26.0 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 37.0 |
| 2 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 33.0 |
| 3 | 34.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 25.0 | 34.0 | 34.0 | 30.0 |
| 4 | 27.0 | 31.0 | 33.0 | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 31.0 |
| 5 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | 24.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 |
| 6 | 33.0 | 27.0 | 32.0 | 29.0 | 28.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 33.0 | 31.0 |
| 7 | 31.0 | 31.0 | 34.0 | 31.0 | 30.0 | 32.0 | 37.0 | 31.0 | 32.0 | 34.0 |
| 8 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 28.0 | 33.0 | 31.0 | 32.0 | 30.0 | 33.0 | 32.0 |
| 9 | 32.0 | 31.0 | 33.0 | 28.0 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 31.0 | 32.0 | 31.0 |
| 10 | 34.0 | 31.0 | 34.0 | 28.0 | 34.0 | 31.0 | 26.0 | 33.0 | 34.0 | 30.0 |
| รวม | 313.0 | 311.0 | 329.0 | 290.0 | 303.0 | 313.0 | 315.0 | 315.0 | 331.0 | 319.0 |
| เฉลี่ย | 31.3 | 31.1 | 32.9 | 29.0 | 30.3 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 33.1 | 31.9 |

ตารางที่ ผ.ข.11. ผลการทดสอบหินบะชอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่สามเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 33.0 | 38.0 | 37.0 | 34.0 | 31.0 | 36.0 | 34.0 | 37.0 | 36.0 | 34.0 |
| 2 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 |
| 3 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 30.0 | 39.0 | 36.0 | 33.0 | 35.0 | 34.0 |
| 4 | 38.5 | 37.0 | 36.0 | 30.0 | 28.0 | 35.5 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 34.0 |
| 5 | 35.0 | 34.5 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 38.0 | 33.0 | 36.5 | 32.0 |
| 6 | 32.0 | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 32.0 | 36.0 | 24.0 | 34.0 | 36.0 |
| 7 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 |
| 8 | 30.0 | 31.0 | 38.0 | 35.0 | 30.5 | 36.0 | 35.0 | 39.0 | 33.0 | 34.0 |
| 9 | 35.0 | 34.0 | 28.0 | 36.0 | 33.0 | 34.0 | 36.0 | 33.5 | 35.0 | 36.0 |
| 10 | 36.0 | 34.5 | 38.5 | 36.0 | 34.5 | 37.5 | 35.0 | 28.0 | 34.0 | 33.0 |
| รวม | 344.5 | 351.0 | 356.5 | 350.0 | 323.0 | 353.0 | 355.0 | 332.5 | 347.5 | 342.0 |
| เฉลี่ย | 34.5 | 35.1 | 35.7 | 35.0 | 32.3 | 35.3 | 35.5 | 33.3 | 34.8 | 34.2 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.12. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่ อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 26.0 | 33.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 30.0 |
| 2 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 |
| 3 | 29.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 |
| 4 | 30.0 | 33.0 | 30.0 | 28.0 | 24.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 30.0 |
| 5 | 28.0 | 31.0 | 32.0 | 30.0 | 24.0 | 25.0 | 33.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 |
| 6 | 28.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 |
| 7 | 31.0 | 33.0 | 31.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 29.0 |
| 8 | 31.0 | 32.0 | 29.0 | 32.0 | 26.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 |
| 9 | 26.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 |
| 10 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 25.0 | 31.0 | 33.0 | 26.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 |
| รวม | 287.0 | 314.0 | 306.0 | 297.0 | 286.0 | 307.0 | 303.0 | 308.0 | 311.0 | 302.0 |
| เฉลี่ย | 28.7 | 31.4 | 30.6 | 29.7 | 28.6 | 30.7 | 30.3 | 30.8 | 31.1 | 30.2 |

ตารางที่ ผ.ข.13. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่ อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 35.0 | 39.0 | 32.0 | 37.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 29.0 |
| 2 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 36.0 | 33.0 | 35.0 | 29.0 | 32.0 | 32.0 |
| 3 | 34.0 | 39.0 | 35.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 36.0 | 37.0 | 30.0 | 37.0 |
| 4 | 35.0 | 39.0 | 37.0 | 32.0 | 28.0 | 38.0 | 36.0 | 31.0 | 28.0 | 35.0 |
| 5 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 26.0 | 37.0 | 29.0 | 34.0 | 29.0 | 40.0 | 30.0 |
| 6 | 34.0 | 30.0 | 32.0 | 35.0 | 27.0 | 37.0 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 36.0 |
| 7 | 40.0 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 38.0 | 36.0 | 25.0 | 36.0 |
| 8 | 33.0 | 40.0 | 39.0 | 37.0 | 25.0 | 37.0 | 34.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 9 | 36.0 | 37.0 | 33.0 | 36.0 | 35.0 | 30.0 | 28.0 | 35.0 | 32.0 | 38.0 |
| 10 | 31.0 | 34.0 | 31.0 | 30.0 | 35.0 | 33.0 | 28.0 | 33.0 | 37.0 | 38.0 |
| รวม | 344.0 | 353.0 | 349.0 | 341.0 | 320.0 | 331.0 | 332.0 | 321.0 | 322.0 | 343.0 |
| เฉลี่ย | 34.4 | 35.3 | 34.9 | 34.1 | 32.0 | 33.1 | 33.2 | 32.1 | 32.2 | 34.3 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.14. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่สามเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วันกำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 33.0 | 37.0 | 32.0 | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 31.0 | 34.0 |
| 2 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 33.0 | 36.0 | 33.0 | 34.0 | 37.0 | 33.0 | 33.0 |
| 3 | 34.0 | 37.0 | 31.0 | 35.0 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 |
| 4 | 33.0 | 37.0 | 31.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 33.0 |
| 5 | 35.0 | 35.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 32.0 | 32.0 |
| 6 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 33.0 |
| 7 | 32.0 | 38.0 | 32.0 | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 31.0 | 33.0 |
| 8 | 38.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 38.0 | 32.0 | 35.0 |
| 9 | 37.0 | 37.0 | 30.0 | 36.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 35.0 | 31.0 | 34.0 |
| 10 | 34.0 | 39.0 | 32.0 | 34.0 | 34.0 | 31.0 | 33.0 | 29.0 | 29.0 | 33.0 |
| รวม | 344.0 | 369.0 | 323.0 | 342.0 | 335.0 | 325.0 | 333.0 | 345.0 | 319.0 | 334.0 |
| เฉลี่ย | 34.4 | 36.9 | 32.3 | 34.2 | 33.5 | 32.5 | 33.3 | 34.5 | 31.9 | 33.4 |

ตารางที่ ผ.ข.15. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดที่สามเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วันกำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 36.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 |
| 2 | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 39.0 | 35.0 | 39.0 | 36.0 | 40.0 | 32.0 | 36.0 |
| 3 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 33.0 | 38.0 |
| 4 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 34.0 | 38.0 | 34.0 | 32.0 |
| 5 | 34.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 |
| 6 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 38.0 | 32.0 | 36.0 | 35.0 | 31.0 | 34.0 |
| 7 | 35.0 | 34.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 35.0 | 33.0 |
| 8 | 34.0 | 35.0 | 38.0 | 37.0 | 30.0 | 36.0 | 38.0 | 33.0 | 37.0 | 34.0 |
| 9 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| 10 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 |
| รวม | 351.0 | 354.0 | 356.0 | 352.0 | 351.0 | 351.0 | 350.0 | 361.0 | 347.0 | 350.0 |
| เฉลี่ย | 35.1 | 35.4 | 35.6 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 35.0 | 36.1 | 34.7 | 35.0 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผนว9
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.16. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วันกำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 33.0 | 30.0 |
| 2 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 39.0 | 35.0 | 35.0 |
| 3 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 32.0 | 36.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 |
| 4 | 32.0 | 35.0 | 33.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 32.0 | 37.0 |
| 5 | 35.0 | 38.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 32.0 | 35.0 |
| 6 | 32.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 35.0 | 33.0 | 36.0 |
| 7 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 32.0 | 32.0 | 38.0 | 31.0 |
| 8 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 36.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 32.0 |
| 9 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 38.0 | 35.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 | 33.0 | 32.0 |
| 10 | 34.0 | 37.0 | 35.0 | 34.0 | 36.0 | 33.0 | 36.0 | 37.0 | 32.0 | 33.0 |
| รวม | 344.0 | 359.0 | 348.0 | 351.0 | 347.0 | 343.0 | 351.0 | 364.0 | 338.0 | 337.0 |
| เฉลี่ย | 34.4 | 35.9 | 34.8 | 35.1 | 34.7 | 34.3 | 35.1 | 36.4 | 33.8 | 33.7 |

ตารางที่ ผ.ข.17. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 40.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 |
| 2 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 37.0 | 35.0 |
| 3 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 |
| 4 | 38.0 | 39.0 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 |
| 5 | 32.0 | 38.0 | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 41.0 | 35.0 | 38.0 | 32.0 |
| 6 | 31.0 | 35.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 32.0 | 35.0 | 36.0 |
| 7 | 32.0 | 36.0 | 36.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 32.0 | 35.0 |
| 8 | 37.0 | 39.0 | 33.0 | 35.0 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 |
| 9 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 34.0 | 36.0 | 37.0 |
| 10 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 34.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 |
| รวม | 347.0 | 364.0 | 353.0 | 348.0 | 341.0 | 358.0 | 368.0 | 350.0 | 351.0 | 348.0 |
| เฉลี่ย | 34.7 | 36.4 | 35.3 | 34.8 | 34.1 | 35.8 | 36.8 | 35.0 | 35.1 | 34.8 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.18. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ด้วยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 34.0 | 37.0 | 35.0 |
| 2 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 39.0 | 34.0 |
| 3 | 34.0 | 39.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 36.0 | 37.0 | 34.0 |
| 4 | 36.0 | 32.0 | 38.0 | 35.0 | 32.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 |
| 5 | 35.0 | 36.0 | 31.0 | 36.0 | 38.0 | 34.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 36.0 |
| 6 | 37.0 | 38.0 | 37.0 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | 34.0 | 31.0 | 33.0 |
| 7 | 32.0 | 37.0 | 36.0 | 32.0 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 38.0 | 36.0 |
| 8 | 31.0 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 32.0 | 34.0 | 34.0 | 33.0 |
| 9 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 35.0 | 32.0 | 36.0 | 35.0 |
| 10 | 35.0 | 36.0 | 32.0 | 35.0 | 30.0 | 37.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 |
| รวม | 345.0 | 357.0 | 345.0 | 340.0 | 340.0 | 347.0 | 340.0 | 342.0 | 358.0 | 346.0 |
| เฉลี่ย | 34.5 | 35.7 | 34.5 | 34.0 | 34.0 | 34.7 | 34.0 | 34.2 | 35.8 | 34.6 |

ตารางที่ ผ.ข.19. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 24.0 | 25.8 | 20.0 | 26.8 | 22.0 | 20.0 | 25.0 |
| 2 | 24.8 | 22.0 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 26.0 | 23.8 | 26.0 | 24.0 | 22.2 |
| 3 | 25.9 | 25.0 | 22.8 | 23.8 | 26.0 | 16.0 | 25.0 | 26.0 | 24.5 | 21.0 |
| 4 | 25.0 | 22.0 | 23.0 | 25.5 | 25.8 | 18.0 | 25.8 | 25.0 | 23.0 | 20.0 |
| 5 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 22.2 | 26.0 | 24.5 | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 23.8 |
| 6 | 24.8 | 24.0 | 22.5 | 23.8 | 24.0 | 24.0 | 26.8 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 7 | 26.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 22.0 | 22.2 |
| 8 | 24.2 | 24.0 | 18.0 | 23.5 | 26.2 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 21.5 |
| 9 | 21.5 | 24.0 | 21.0 | 22.2 | 26.0 | 24.0 | 25.8 | 24.0 | 20.5 | 19.5 |
| 10 | 20.0 | 24.0 | 19.8 | 20.2 | 26.2 | 24.0 | 26.0 | 22.0 | 22.0 | 23.5 |
| รวม | 220.2 | 215.0 | 200.3 | 218.2 | 235.0 | 209.5 | 234.9 | 227.0 | 213.5 | 207.2 |
| เฉลี่ย | 22.0 | 21.5 | 20.0 | 21.8 | 23.5 | 20.9 | 23.4 | 22.7 | 21.3 | 20.7 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.20. ผลการทดสอบหีนปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วันกำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 28.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 27.0 | 20.0 | 36.0 | 30.0 | 26.0 |
| 2 | 25.0 | 24.0 | 30.0 | 28.0 | 30.0 | 25.0 | 24.0 | 27.0 | 28.0 | 20.0 |
| 3 | 24.0 | 28.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 25.0 | 28.0 | 34.0 | 27.0 | 14.0 |
| 4 | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 29.0 | 26.0 | 27.0 | 24.0 | 34.0 | 27.0 | 25.0 |
| 5 | 24.0 | 27.0 | 27.0 | 30.0 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 |
| 6 | 28.5 | 20.0 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 27.0 | 22.0 | 32.0 | 29.0 | 28.0 |
| 7 | 26.0 | 20.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 28.0 | 26.0 | 31.0 | 27.0 | 27.0 |
| 8 | 26.0 | 24.0 | 29.0 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 28.0 | 31.0 | 26.0 | 26.0 |
| 9 | 30.0 | 23.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 25.0 | 31.0 | 27.0 | 27.0 |
| 10 | 28.0 | 25.0 | 26.0 | 30.0 | 26.0 | 27.0 | 24.5 | 30.0 | 28.0 | 27.0 |
| รวม | 232.5 | 212.0 | 259.0 | 262.0 | 245 | 249.0 | 224.0 | 294.0 | 258.0 | 228.0 |
| เฉลี่ย | 23.2 | 21.2 | 25.9 | 26.2 | 24.5 | 24.9 | 22.4 | 29.4 | 25.8 | 22.8 |

ตารางที่ ผ.ข.21. ผลการทดสอบหีนปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 25.0 | 21.8 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 23.5 |
| 2 | 24.0 | 22.0 | 25.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 23.0 | 25.2 |
| 3 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 24.0 | 23.2 | 23.0 | 23.8 | 24.0 | 24.0 | 25.5 |
| 4 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 24.5 | 23.2 | 22.0 | 23.8 | 23.0 | 20.0 | 24.5 |
| 5 | 24.5 | 23.0 | 26.5 | 26.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 |
| 6 | 20.0 | 24.5 | 25.0 | 22.0 | 27.5 | 24.0 | 24.2 | 26.0 | 25.0 | 24.3 |
| 7 | 21.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 25.0 | 26.2 | 25.5 | 26.0 | 27.6 |
| 8 | 20.0 | 20.0 | 22.5 | 25.5 | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 21.0 | 21.8 |
| 9 | 26.0 | 24.0 | 27.0 | 24.0 | 23.0 | 21.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | 27.5 |
| 10 | 23.0 | 23.5 | 33.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 24.5 | 25.5 | 23.0 | 26.2 |
| รวม | 207.5 | 209.5 | 230.0 | 221.0 | 212.7 | 212.0 | 228.0 | 228.0 | 217.0 | 234.9 |
| เฉลี่ย | 20.7 | 20.9 | 23.0 | 22.1 | 21.2 | 21.2 | 22.8 | 22.8 | 21.7 | 23.49 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา หรือทำซ้ำหรืออ้างถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.22. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดที่สามเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 28.5 | 33.5 | 28.0 | 24.5 | 28.0 | 28.5 | 32.2 |
| 2 | 33.0 | 31.0 | 32.5 | 29.8 | 35.8 | 30.0 | 27.0 | 30.0 | 26.5 | 34.0 |
| 3 | 34.0 | 32.0 | 27.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 27.5 | 32.5 |
| 4 | 32.0 | 30.0 | 35.0 | 35.8 | 34.2 | 29.0 | 33.5 | 29.0 | 29.0 | 36.0 |
| 5 | 34.0 | 30.5 | 31.5 | 29.5 | 29.8 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 30.0 | 35.0 |
| 6 | 29.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 30.8 | 28.0 | 25.0 | 26.5 | 27.0 | 35.0 |
| 7 | 34.0 | 34.0 | 36.5 | 32.2 | 34.2 | 26.0 | 31.5 | 28.5 | 28.0 | 33.5 |
| 8 | 37.0 | 34.5 | 34.0 | 31.5 | 32.0 | 27.0 | 23.5 | 27.0 | 27.0 | 34.5 |
| 9 | 29.0 | 31.0 | 30.0 | 32.5 | 35.8 | 27.5 | 28.5 | 28.0 | 24.5 | 34.0 |
| 10 | 22.0 | 23.0 | 31.0 | 34.3 | 35.0 | 28.0 | 28.5 | 24.0 | 28.0 | 29.0 |
| รวม | 295.0 | 285.0 | 292.5 | 285.8 | 302.1 | 260.5 | 259.5 | 268.0 | 257.0 | 316.7 |
| เฉลี่ย | 29.5 | 28.5 | 29.2 | 28.5 | 30.2 | 26.0 | 25.9 | 26.8 | 25.7 | 31.6 |

ตารางที่ ผ.ข.23. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดที่สามเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 29.0 | 32.0 | 24.0 | 22.0 | 32.0 | 27.0 | 24.0 | 23.0 | 30.0 | 20.0 |
| 2 | 30.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 22.0 | 20.0 | 25.0 | 22.0 |
| 3 | 32.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 24.0 | 20.0 | 33.0 | 25.0 | 21.0 |
| 4 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 32.0 | 21.0 |
| 5 | 26.0 | 29.0 | 25.0 | 20.0 | 29.0 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 22.0 |
| 6 | 32.0 | 30.0 | 21.0 | 24.0 | 29.0 | 28.0 | 23.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 |
| 7 | 27.0 | 22.0 | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 32.0 | 23.0 | 33.0 | 28.0 | 22.0 |
| 8 | 25.0 | 32.0 | 26.0 | 24.0 | 29.0 | 25.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 20.0 |
| 9 | 32.0 | 20.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 31.0 | 23.0 |
| 10 | 30.0 | 29.0 | 25.0 | 26.0 | 23.0 | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 |
| รวม | 257.0 | 236.0 | 224.0 | 213.0 | 245.0 | 235.0 | 212.0 | 240.0 | 251.0 | 202.0 |
| เฉลี่ย | 25.7 | 23.6 | 22.4 | 21.3 | 24.5 | 23.5 | 21.2 | 24.0 | 25.1 | 20.2 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.24. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุ
 คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 35.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 |
| 2 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 30.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 26.0 | 28.0 |
| 3 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 28.0 | 27.0 | 28.0 |
| 4 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 28.0 | 27.0 | 28.0 |
| 5 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 32.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 |
| 6 | 29.0 | 28.0 | 30.0 | 33.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 |
| 7 | 26.0 | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 |
| 8 | 27.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 26.0 | 29.0 |
| 9 | 27.0 | 28.0 | 27.0 | 28.0 | 31.0 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 |
| 10 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
| รวม | 250.0 | 255.0 | 257.0 | 283.0 | 260.0 | 255.0 | 259.0 | 271.0 | 257.0 | 265.0 |
| เฉลี่ย | 25.0 | 25.5 | 25.7 | 28.3 | 26.0 | 25.5 | 25.9 | 27.1 | 25.7 | 26.5 |

ตารางที่ ผ.ข.25. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุ
 คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 33.0 | 28.0 | 34.0 | 29.0 | 32.0 | 31.0 | 32.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 |
| 2 | 31.0 | 27.0 | 33.0 | 28.0 | 26.0 | 32.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 |
| 3 | 27.0 | 26.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 25.0 |
| 4 | 26.0 | 30.0 | 34.0 | 27.0 | 27.0 | 36.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 24.0 |
| 5 | 32.0 | 25.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| 6 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 30.0 | 33.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 27.0 |
| 7 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 8 | 32.0 | 24.0 | 28.0 | 31.0 | 30.0 | 32.0 | 29.0 | 32.0 | 28.0 | 28.0 |
| 9 | 34.0 | 31.0 | 32.0 | 28.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 34.0 | 280.0 | 31.0 |
| 10 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 33.0 | 28.0 | 33.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 |
| รวม | 269.0 | 247.0 | 287.0 | 268.0 | 275.0 | 291.0 | 272.0 | 277.0 | 265.0 | 261.0 |
| เฉลี่ย | 26.9 | 24.7 | 28.7 | 26.8 | 27.5 | 29.1 | 27.2 | 27.7 | 26.5 | 26.1 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.26. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 28.0 | 36.0 | 28.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 32.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 |
| 2 | 31.0 | 28.0 | 27.0 | 32.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 35.0 | 34.0 | 29.0 |
| 3 | 29.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 30.0 | 32.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 |
| 4 | 29.0 | 28.0 | 32.0 | 34.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 33.0 | 38.0 |
| 5 | 30.0 | 34.0 | 28.0 | 38.0 | 29.0 | 28.0 | 32.0 | 30.0 | 32.0 | 42.0 |
| 6 | 31.0 | 37.0 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 35.0 | 30.0 | 31.0 |
| 7 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | 36.0 | 28.0 | 30.0 | 37.0 | 31.0 | 35.0 | 33.0 |
| 8 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 36.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 34.0 |
| 9 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 38.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
| 10 | 31.0 | 35.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 36.0 | 38.0 | 34.0 | 38.0 |
| รวม | 276.0 | 295.0 | 269.0 | 313.0 | 273.0 | 272.0 | 292.0 | 295.0 | 303.0 | 324.0 |
| เฉลี่ย | 27.6 | 29.5 | 26.9 | 31.3 | 27.3 | 27.2 | 29.2 | 29.5 | 30.3 | 32.4 |

ตารางที่ ผ.ข.27. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 30.0 | 33.0 | 32.0 | 38.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 39.0 | 36.0 |
| 2 | 39.0 | 35.0 | 33.0 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 34.0 |
| 3 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 32.0 |
| 4 | 40.0 | 32.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 38.0 | 33.0 | 38.0 | 33.0 | 36.0 |
| 5 | 34.0 | 37.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 38.0 | 36.0 | 40.0 | 34.0 |
| 6 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 39.0 | 35.0 |
| 7 | 42.0 | 39.0 | 37.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 38.0 | 36.0 | 33.0 | 35.0 |
| 8 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 38.0 | 33.0 |
| 9 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 36.0 |
| 10 | 37.0 | 37.0 | 33.0 | 34.0 | 39.0 | 40.0 | 35.0 | 39.0 | 36.0 | 33.0 |
| รวม | 369.0 | 353.0 | 343.0 | 346.0 | 348.0 | 348.0 | 354.0 | 360.0 | 364.0 | 344.0 |
| เฉลี่ย | 36.9 | 35.3 | 34.3 | 34.6 | 34.8 | 34.8 | 35.4 | 36.0 | 36.4 | 34.4 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.28. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดที่สามเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 42.0 | 40.0 | 38.0 | 34.0 | 34.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 37.0 |
| 2 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 33.0 | 38.0 | 34.0 | 32.0 | 42.0 | 33.0 | 35.0 |
| 3 | 34.0 | 38.0 | 34.0 | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 38.0 | 36.0 |
| 4 | 32.0 | 39.0 | 37.0 | 34.0 | 38.0 | 33.0 | 39.0 | 36.0 | 39.0 | 33.0 |
| 5 | 33.0 | 36.0 | 37.0 | 34.0 | 38.0 | 35.0 | 34.0 | 40.0 | 33.0 | 38.0 |
| 6 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 33.0 | 38.0 | 39.0 | 41.0 | 39.0 | 37.0 | 34.0 |
| 7 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 34.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 |
| 8 | 34.0 | 38.0 | 34.0 | 35.0 | 34.0 | 38.0 | 40.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 |
| 9 | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 10 | 35.0 | 38.0 | 34.0 | 33.0 | 38.0 | 35.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 38.0 |
| รวม | 354.0 | 378.0 | 361.0 | 342.0 | 368.0 | 361.0 | 374.0 | 386.0 | 367.0 | 364.0 |
| เฉลี่ย | 35.4 | 37.8 | 36.1 | 34.2 | 36.8 | 36.1 | 37.4 | 38.6 | 36.7 | 36.4 |

ตารางที่ ผ.ข.29. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดที่สามเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 36.0 | 31.0 | 33.0 | 30.0 | 34.0 | 32.0 | 29.0 |
| 2 | 30.0 | 34.0 | 31.0 | 34.0 | 31.0 | 35.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 |
| 3 | 30.0 | 32.0 | 31.0 | 34.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 31.0 | 38.0 | 36.0 |
| 4 | 32.0 | 34.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 31.0 | 32.0 |
| 5 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 31.0 | 34.0 | 34.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 6 | 34.0 | 33.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 34.0 |
| 7 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 |
| 8 | 28.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 31.0 | 33.0 | 30.0 |
| 9 | 34.0 | 30.0 | 29.0 | 34.0 | 38.0 | 33.0 | 35.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 10 | 29.0 | 35.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 34.0 | 32.0 |
| รวม | 308.0 | 324.0 | 314.0 | 325.0 | 320.0 | 331.0 | 317.0 | 318.0 | 323.0 | 318.0 |
| เฉลี่ย | 30.8 | 32.4 | 31.4 | 32.5 | 32.0 | 33.1 | 31.7 | 31.8 | 32.3 | 31.8 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผข16 ของอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.30. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุ
 คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 37.0 | 42.0 | 40.0 | 38.0 | 41.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 | 37.0 | 40.0 |
| 2 | 33.0 | 34.0 | 33.0 | 33.0 | 41.0 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | 32.0 | 37.0 |
| 3 | 34.0 | 33.0 | 37.0 | 36.0 | 38.0 | 39.0 | 33.0 | 39.0 | 40.0 | 38.0 |
| 4 | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 34.0 |
| 5 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 34.0 | 42.0 | 40.0 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 39.0 |
| 6 | 34.0 | 33.0 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 37.0 | 35.0 |
| 7 | 36.0 | 40.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 39.0 | 36.0 | 38.0 |
| 8 | 33.0 | 38.0 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 39.0 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 |
| 9 | 32.0 | 35.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 38.0 | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 38.0 |
| 10 | 38.0 | 37.0 | 35.0 | 38.0 | 37.0 | 34.0 | 34.0 | 37.0 | 39.0 | 33.0 |
| รวม | 351.0 | 369.0 | 359.0 | 365.0 | 395.0 | 380.0 | 373.0 | 382.0 | 375.0 | 371.0 |
| เฉลี่ย | 35.1 | 36.9 | 35.9 | 36.5 | 39.5 | 38.0 | 37.3 | 38.2 | 37.5 | 37.1 |

ตารางที่ ผ.ข.31. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุ
 คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 42.0 | 41.0 | 38.0 | 35.0 | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 40.0 |
| 2 | 38.0 | 39.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 |
| 3 | 38.0 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 25.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 38.0 |
| 4 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 36.0 | 40.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 39.0 | 39.0 |
| 5 | 41.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 42.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 42.0 | 38.0 |
| 6 | 37.0 | 36.0 | 37.0 | 44.0 | 40.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 42.0 | 38.0 |
| 7 | 41.0 | 38.0 | 39.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | 39.0 | 41.0 |
| 8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 36.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 |
| 9 | 43.0 | 40.0 | 38.0 | 43.0 | 42.0 | 38.0 | 31.0 | 40.0 | 41.0 | 43.0 |
| 10 | 42.0 | 40.0 | 38.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 39.0 | 40.0 | 38.0 |
| รวม | 401.0 | 390.0 | 382.0 | 387.0 | 410.0 | 365.0 | 358.0 | 371.0 | 395.0 | 394.0 |
| เฉลี่ย | 40.1 | 39.0 | 38.2 | 38.7 | 41.0 | 36.5 | 35.8 | 37.1 | 39.5 | 39.4 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และห้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.32. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 1 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 39.0 | 35.0 | 35.0 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 34.0 | 37.0 | 38.0 | 40.0 |
| 2 | 39.0 | 34.0 | 34.0 | 43.0 | 40.0 | 41.0 | 35.0 | 39.0 | 37.0 | 41.0 |
| 3 | 40.0 | 27.0 | 34.0 | 41.0 | 40.0 | 41.0 | 36.0 | 39.0 | 37.0 | 41.0 |
| 4 | 39.0 | 37.0 | 33.0 | 39.0 | 41.0 | 41.0 | 35.0 | 36.0 | 41.0 | 42.0 |
| 5 | 39.0 | 36.0 | 35.0 | 40.0 | 43.0 | 41.0 | 37.0 | 41.0 | 33.0 | 43.0 |
| 6 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 38.0 | 33.0 | 41.0 | 34.0 | 41.0 | 40.0 | 42.0 |
| 7 | 36.0 | 40.0 | 34.0 | 39.0 | 43.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 39.0 | 40.0 |
| 8 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 42.0 | 42.0 | 31.0 | 37.0 | 40.0 | 40.0 |
| 9 | 41.0 | 37.0 | 38.0 | 34.0 | 43.0 | 42.0 | 39.0 | 40.0 | 39.0 | 43.0 |
| 10 | 43.0 | 40.0 | 34.0 | 40.0 | 43.0 | 43.0 | 34.0 | 38.0 | 37.0 | 44.0 |
| รวม | 395.0 | 364.0 | 350.0 | 393.0 | 409.0 | 408.0 | 351.0 | 383.0 | 381.0 | 416.0 |
| เฉลี่ย | 39.5 | 36.4 | 35.0 | 39.3 | 40.9 | 40.8 | 35.1 | 38.3 | 38.1 | 41.6 |

ตารางที่ ผ.ข.33. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดที่แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำการกด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 39.0 | 40.0 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 37.0 |
| 2 | 41.0 | 40.0 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 39.0 | 37.0 | 38.0 |
| 3 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 38.0 |
| 4 | 37.0 | 41.0 | 38.0 | 39.0 | 42.0 | 38.0 | 41.0 | 36.0 | 35.0 | 37.0 |
| 5 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 30.0 | 41.0 | 36.0 | 40.0 | 37.0 | 36.0 | 40.0 |
| 6 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 38.0 | 40.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 43.0 |
| 7 | 38.0 | 41.0 | 40.0 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | 43.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| 8 | 43.0 | 41.0 | 38.0 | 42.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 37.0 | 35.0 | 40.0 |
| 9 | 41.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 42.0 | 41.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
| 10 | 44.0 | 41.0 | 39.0 | 37.0 | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 38.0 | 36.0 | 43.0 |
| รวม | 401.0 | 398.0 | 385.0 | 376.0 | 392.0 | 389.0 | 403.0 | 372.0 | 366.0 | 395.0 |
| เฉลี่ย | 40.1 | 39.8 | 38.5 | 37.6 | 39.2 | 38.9 | 40.3 | 37.2 | 36.6 | 39.5 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และห้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.34. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำกรวด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 39.0 | 37.0 | 38.0 | 36.0 | 35.0 |
| 2 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 37.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 37.0 | 37.0 | 36.0 |
| 3 | 39.0 | 36.0 | 39.0 | 38.0 | 43.0 | 42.0 | 39.0 | 37.0 | 38.0 | 35.0 |
| 4 | 40.0 | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 41.0 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 |
| 5 | 38.0 | 38.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 38.0 | 44.0 | 35.0 | 39.0 | 37.0 |
| 6 | 41.0 | 36.0 | 39.0 | 36.0 | 41.0 | 42.0 | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 |
| 7 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 38.0 | 39.0 | 35.0 | 38.0 | 37.0 |
| 8 | 40.0 | 36.0 | 35.0 | 37.0 | 45.0 | 37.0 | 43.0 | 32.0 | 39.0 | 38.0 |
| 9 | 40.0 | 39.0 | 36.0 | 39.0 | 43.0 | 36.0 | 44.0 | 32.0 | 38.0 | 38.0 |
| 10 | 42.0 | 37.0 | 36.0 | 43.0 | 43.0 | 36.0 | 44.0 | 32.0 | 35.0 | 39.0 |
| รวม | 394.0 | 370.0 | 367.0 | 382.0 | 417.0 | 391.0 | 407.0 | 350.0 | 375.0 | 371.0 |
| เฉลี่ย | 39.4 | 37.0 | 36.7 | 38.2 | 41.7 | 39.1 | 40.7 | 35.0 | 37.5 | 37.1 |

ตารางที่ ผ.ข.35. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์แบบ 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำกรวด | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 41.0 | 42.0 | 37.0 | 39.0 | 37.0 | 39.0 | 36.0 | 38.0 | 35.0 | 39.0 |
| 2 | 40.0 | 40.0 | 36.0 | 40.0 | 37.0 | 38.0 | 35.0 | 39.0 | 38.0 | 42.0 |
| 3 | 41.0 | 39.0 | 38.0 | 39.0 | 41.0 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 |
| 4 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 41.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 36.0 |
| 5 | 40.0 | 39.0 | 33.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 6 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 39.0 | 41.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 38.0 |
| 7 | 39.0 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 | 41.0 | 36.0 | 36.0 | 41.0 | 38.0 |
| 8 | 42.0 | 39.0 | 40.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 42.0 | 40.0 |
| 9 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 37.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 40.0 | 41.0 |
| 10 | 43.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 39.0 | 40.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 |
| รวม | 405.0 | 395.0 | 374.0 | 387.0 | 384.0 | 386.0 | 370.0 | 377.0 | 388.0 | 389.0 |
| เฉลี่ย | 40.5 | 39.5 | 37.4 | 38.7 | 38.4 | 38.6 | 37.0 | 37.7 | 38.8 | 38.9 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.36. ผลการทดสอบหินปูนด้วยเครื่องชนิดท์แฮมเมอร์แบบ 0 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่อายุ
 คอนกรีต 28 วัน กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ตำแหน่งที่ทำกรกค | ลูกที่ | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 37.0 | 39.0 | 37.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 37.0 | 39.0 | 36.0 | 39.0 |
| 2 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 43.0 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 |
| 3 | 38.0 | 36.0 | 39.0 | 43.0 | 41.0 | 43.0 | 41.0 | 39.0 | 37.0 | 39.0 |
| 4 | 41.0 | 36.0 | 40.0 | 39.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 40.0 | 39.0 | 40.0 |
| 5 | 43.0 | 34.0 | 43.0 | 39.0 | 35.0 | 43.0 | 38.0 | 42.0 | 35.0 | 36.0 |
| 6 | 39.0 | 35.0 | 41.0 | 41.0 | 38.0 | 40.0 | 39.0 | 41.0 | 38.0 | 39.0 |
| 7 | 40 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 36.0 | 38.0 | 42.0 | 39.0 | 40.0 | 38.0 |
| 8 | 39.0 | 37.0 | 36.0 | 42.0 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 42.0 | 39.0 | 41.0 |
| 9 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 42.0 | 37.0 | 44.0 | 37.0 | 38.0 | 41.0 | 43.0 |
| 10 | 37.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 39.0 | 43.0 | 44.0 |
| รวม | 390.0 | 374.0 | 392.0 | 407.0 | 380.0 | 408.0 | 391.0 | 397.0 | 386.0 | 399.0 |
| เฉลี่ย | 39.0 | 37.4 | 39.2 | 40.7 | 38.0 | 40.8 | 39.1 | 39.7 | 38.6 | 39.9 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข2. การทดสอบด้วยเครื่องมือพันติท

ตารางที่ ผ.ข.37. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันติทที่กำลังรับแรงอัดที่
ออกแบบ 200 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 72.2 | 68.3 | 67.3 |
| 2 | 70.7 | 67.9 | 67.4 |
| 3 | 70.8 | 68.5 | 67 |
| 4 | 71.9 | 68.5 | 65.9 |
| 5 | 70.5 | 67.5 | 66.4 |
| 6 | 72.6 | 68.9 | 67.2 |
| 7 | 70.7 | 68.3 | 65.9 |
| 8 | 71.8 | 68.6 | 66.2 |
| 9 | 70.3 | 67.4 | 64.4 |
| 10 | 70.2 | 67.1 | 65.5 |
| รวม | 711.7 | 681 | 663.2 |
| เฉลี่ย | 71.1 | 68.1 | 66.3 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.38. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันดิทที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 200 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 74.5 | 70.9 | 66.1 |
| 2 | 74.5 | 69.8 | 66.7 |
| 3 | 73.5 | 68.8 | 69.7 |
| 4 | 73.9 | 69.5 | 66.4 |
| 5 | 72.7 | 69.1 | 65.8 |
| 6 | 74.5 | 69.6 | 66.7 |
| 7 | 74.6 | 70.9 | 65.1 |
| 8 | 73.7 | 68.9 | 64.5 |
| 9 | 74.6 | 68.5 | 66.4 |
| 10 | 74.5 | 70.4 | 67.9 |
| รวม | 741 | 696.4 | 665.3 |
| เฉลี่ย | 74.1 | 69.6 | 66.5 |

ตารางที่ ผ.ข.39. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันดิทที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 200 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 73.2 | 72.6 | 70.4 |
| 2 | 74.5 | 74.1 | 71.2 |
| 3 | 74.0 | 73.0 | 72.9 |
| 4 | 73.5 | 71.4 | 69.2 |
| 5 | 71.8 | 70.9 | 68.7 |
| 6 | 75.5 | 75.3 | 70.1 |
| 7 | 74.3 | 73.0 | 69.8 |
| 8 | 72.8 | 71.3 | 73.6 |
| 9 | 73.4 | 72.0 | 71.5 |
| 10 | 74.7 | 73.4 | 69.6 |
| รวม | 737.7 | 727.0 | 707.0 |
| เฉลี่ย | 73.8 | 72.7 | 70.7 |

ตารางที่ ผ.ข.40. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันดิที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 300 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 66.8 | 64.0 | 64.1 |
| 2 | 67.5 | 65.1 | 64.8 |
| 3 | 66.5 | 64.0 | 64.6 |
| 4 | 67.3 | 65.0 | 64.2 |
| 5 | 65.4 | 63.0 | 64.5 |
| 6 | 67.9 | 65.3 | 65.2 |
| 7 | 66.9 | 64.3 | 64.6 |
| 8 | 66.3 | 64.1 | 64.5 |
| 9 | 66.5 | 64.4 | 63.4 |
| 10 | 66.5 | 64.5 | 64.5 |
| รวม | 667.6 | 643.7 | 644.4 |
| เฉลี่ย | 66.8 | 64.4 | 64.4 |

ตารางที่ ผ.ข.41. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันดิที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 300 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 68.7 | 66.5 | 65.3 |
| 2 | 68.2 | 66.4 | 65.6 |
| 3 | 70.3 | 68.3 | 66.1 |
| 4 | 70.1 | 68.8 | 66.5 |
| 5 | 69.8 | 68.2 | 66.1 |
| 6 | 69.4 | 67.9 | 66.4 |
| 7 | 68.5 | 66.8 | 65.6 |
| 8 | 70.8 | 68.3 | 66.1 |
| 9 | 70.3 | 66.5 | 65.9 |
| 10 | 69.1 | 66.8 | 65.9 |
| รวม | 695.2 | 674.5 | 659.5 |
| เฉลี่ย | 69.5 | 67.5 | 6.7 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.42. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันดิทที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 300 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 73.4 | 70.8 | 68.9 |
| 2 | 73.5 | 71.2 | 69.6 |
| 3 | 72.8 | 70.2 | 67.6 |
| 4 | 74.3 | 72.4 | 69.5 |
| 5 | 74.1 | 71.9 | 68.6 |
| 6 | 72.9 | 70.5 | 68.9 |
| 7 | 74.2 | 72.5 | 68.7 |
| 8 | 75.1 | 73.3 | 69.6 |
| 9 | 74.3 | 72.3 | 69.8 |
| 10 | 74.1 | 72.8 | 68.6 |
| รวม | 738.7 | 717.9 | 689.8 |
| เฉลี่ย | 73.8 | 71.7 | 68.9 |

ตารางที่ ผ.ข.43. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันดิทที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 400 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 69.5 | 67.2 | 65.1 |
| 2 | 69.8 | 66.8 | 65.6 |
| 3 | 71.2 | 69.4 | 67.1 |
| 4 | 70.8 | 68.1 | 66.4 |
| 5 | 70.1 | 67.5 | 65.3 |
| 6 | 70.4 | 67.2 | 64.8 |
| 7 | 69.8 | 67.9 | 66.4 |
| 8 | 69.9 | 67.3 | 65.4 |
| 9 | 69.5 | 67.5 | 65.6 |
| 10 | 70.2 | 68.9 | 66.7 |
| รวม | 701.2 | 677.8 | 658.4 |
| เฉลี่ย | 70.1 | 67.8 | 65.8 |

ตารางที่ ผ.ข.44. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพินดิกที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 400 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 70.1 | 68.5 | 66.2 |
| 2 | 70.7 | 67.7 | 66.7 |
| 3 | 71.2 | 68.2 | 65.9 |
| 4 | 71.3 | 68.9 | 67.5 |
| 5 | 70.5 | 69.3 | 66.9 |
| 6 | 71.2 | 68.6 | 66.8 |
| 7 | 70.4 | 68.9 | 66.5 |
| 8 | 70.1 | 67.4 | 65.7 |
| 9 | 69.8 | 68.3 | 66.1 |
| 10 | 70.9 | 69.4 | 67.3 |
| รวม | 706.2 | 685.2 | 665.6 |
| เฉลี่ย | 70.6 | 68.5 | 66.5 |

ตารางที่ ผ.ข.45. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพินดิกที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 400 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 73.5 | 69.7 | 66.7 |
| 2 | 72.4 | 68.7 | 66.2 |
| 3 | 71.7 | 68.3 | 66.9 |
| 4 | 73.1 | 69.1 | 67.3 |
| 5 | 72.3 | 69.4 | 67.1 |
| 6 | 71.5 | 68.4 | 65.9 |
| 7 | 71.9 | 68.8 | 66.3 |
| 8 | 72.7 | 69.1 | 66.4 |
| 9 | 73 | 68.9 | 67.5 |
| 10 | 71.4 | 68.3 | 67.2 |
| รวม | 723.5 | 688.7 | 667.5 |
| เฉลี่ย | 72.3 | 68.8 | 66.7 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และห้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.46. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคิตที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ
200 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 71.5 | 66.5 | 67.2 |
| 2 | 74.6 | 69.7 | 68.6 |
| 3 | 72.8 | 68.5 | 66.8 |
| 4 | 73.1 | 69.7 | 66.6 |
| 5 | 72.5 | 69.2 | 66.8 |
| 6 | 70.6 | 68.3 | 66.7 |
| 7 | 72.6 | 67.5 | 67.5 |
| 8 | 70.4 | 67.3 | 66.9 |
| 9 | 70.4 | 68.1 | 66.9 |
| 10 | 74.2 | 70.3 | 67.9 |
| รวม | 722.7 | 685.1 | 671.9 |
| เฉลี่ย | 72.2 | 68.5 | 67.1 |

ตารางที่ ผ.ข.47. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคิตที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ
200 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 70.8 | 66.8 | 65.6 |
| 2 | 72.6 | 68.1 | 66.8 |
| 3 | 70.8 | 68.2 | 67 |
| 4 | 71.7 | 68.4 | 66.7 |
| 5 | 72.1 | 68.7 | 66.7 |
| 6 | 74.5 | 68.9 | 68.3 |
| 7 | 73.1 | 68.9 | 67.1 |
| 8 | 73.7 | 70 | 68 |
| 9 | 73.5 | 70.1 | 67.2 |
| 10 | 71.3 | 67.6 | 66.7 |
| รวม | 724.1 | 685.7 | 670.1 |
| เฉลี่ย | 72.4 | 68.5 | 67.0 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา **ผข26** อย่างอึงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.48. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคิทที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ
200 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 74.3 | 69.7 | 68.9 |
| 2 | 73.5 | 70.9 | 69.3 |
| 3 | 76.4 | 72.4 | 69.6 |
| 4 | 72.4 | 69.3 | 68.1 |
| 5 | 74.6 | 71.2 | 69.7 |
| 6 | 75.5 | 71.8 | 69.5 |
| 7 | 77.8 | 73.4 | 71.2 |
| 8 | 76.8 | 72.2 | 69.7 |
| 9 | 74.6 | 72.5 | 69.1 |
| 10 | 78.5 | 72.9 | 70.1 |
| รวม | 754.4 | 716.3 | 695.2 |
| เฉลี่ย | 75.4 | 71.6 | 69.5 |

ตารางที่ ผ.ข.49. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคิทที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ
300 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 72.4 | 68.2 | 65.1 |
| 2 | 72.6 | 70.1 | 66.8 |
| 3 | 69.8 | 67.9 | 65.1 |
| 4 | 71.2 | 68.4 | 65.3 |
| 5 | 73.2 | 69.3 | 65.8 |
| 6 | 70.3 | 68.5 | 65.4 |
| 7 | 69.7 | 67.5 | 65.4 |
| 8 | 70.8 | 68.1 | 63.8 |
| 9 | 69.5 | 66.5 | 65.1 |
| 10 | 69.4 | 67.3 | 65.7 |
| รวม | 708.9 | 681.8 | 653.5 |
| เฉลี่ย | 70.8 | 68.1 | 65.3 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผข27 อย่างเป็นทางการถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.50. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัทที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 70.4 | 67.7 | 68.1 |
| 2 | 72.5 | 69.1 | 67.6 |
| 3 | 72.2 | 69.6 | 67.2 |
| 4 | 72.3 | 69.7 | 69.8 |
| 5 | 72.2 | 69.2 | 67.0 |
| 6 | 72.8 | 69.3 | 67.1 |
| 7 | 71.7 | 69.3 | 67.1 |
| 8 | 72.8 | 69.7 | 66.7 |
| 9 | 73.2 | 69.5 | 66.9 |
| 10 | 72.5 | 69.4 | 66.9 |
| รวม | 722.6 | 692.5 | 674.4 |
| เฉลี่ย | 72.2 | 69.2 | 67.4 |

ตารางที่ ผ.ข.51. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัทที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 74.5 | 73 | 70.6 |
| 2 | 73.8 | 72.9 | 71.3 |
| 3 | 75.2 | 73.3 | 69.2 |
| 4 | 73.4 | 71.5 | 73.4 |
| 5 | 72.1 | 69.7 | 69.5 |
| 6 | 72.9 | 70.7 | 67.5 |
| 7 | 74.5 | 72.7 | 68.5 |
| 8 | 73.6 | 71.7 | 67.7 |
| 9 | 73.7 | 71.3 | 67.8 |
| 10 | 74.4 | 72.3 | 67.8 |
| รวม | 738.1 | 719.1 | 693.3 |
| เฉลี่ย | 73.8 | 71.9 | 69.3 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผข28 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.52. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัทที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 69.2 | 66.3 | 64.1 |
| 2 | 69.5 | 66.8 | 65.1 |
| 3 | 69.7 | 67.5 | 65.8 |
| 4 | 69.3 | 67.4 | 65.4 |
| 5 | 69.6 | 66.8 | 64.7 |
| 6 | 70.5 | 67.1 | 64.8 |
| 7 | 70.2 | 67.8 | 66.4 |
| 8 | 68.8 | 65.8 | 62.2 |
| 9 | 70.8 | 68.5 | 66.8 |
| 10 | 69.1 | 66.4 | 64.2 |
| รวม | 696.7 | 670.4 | 649.5 |
| เฉลี่ย | 69.6 | 67.0 | 64.9 |

ตารางที่ ผ.ข.53. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันคัทที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 70.2 | 66.4 | 65.3 |
| 2 | 70.8 | 67.5 | 65.8 |
| 3 | 71.4 | 67.4 | 66.2 |
| 4 | 72.6 | 69.3 | 67.5 |
| 5 | 69.7 | 67.3 | 65.9 |
| 6 | 70.3 | 67.5 | 65.3 |
| 7 | 69.8 | 67.9 | 66.4 |
| 8 | 70.7 | 68.3 | 66.1 |
| 9 | 69.1 | 66.4 | 65.6 |
| 10 | 72.8 | 69.1 | 66.8 |
| รวม | 707.4 | 677.1 | 660.9 |
| เฉลี่ย | 70.7 | 67.7 | 66.0 |

ตารางที่ ผ.ข.54. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่องมือพันดิทที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ
400 ksc.

| ลูกที่ | เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านคอนกรีต(μ s) | | |
|--------|---|-------|--------|
| | เวลาทำการทดสอบ | | |
| | 3 วัน | 7 วัน | 28 วัน |
| 1 | 69.1 | 66.7 | 65.9 |
| 2 | 72.8 | 68.5 | 67.2 |
| 3 | 71.4 | 68.4 | 66.7 |
| 4 | 70.6 | 67.1 | 64.5 |
| 5 | 72.6 | 69.3 | 66.2 |
| 6 | 72.4 | 70.1 | 67.2 |
| 7 | 71.8 | 69.2 | 67.4 |
| 8 | 72.4 | 68.3 | 66.5 |
| 9 | 72.1 | 68.7 | 65.3 |
| 10 | 73.4 | 70.4 | 67.5 |
| รวม | 718.6 | 686.7 | 664.4 |
| เฉลี่ย | 71.8 | 68.6 | 66.4 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข3. การทดสอบด้วยเครื่องมือ Compressive

ตารางที่ ผ.ข.55. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 521.0 | 300.6 |
| 2 | 624.9 | 360.5 |
| 3 | 398.3 | 229.8 |
| 4 | 638.4 | 368.3 |
| 5 | 646.0 | 372.7 |
| 6 | 575.7 | 332.1 |
| 7 | 590.6 | 340.7 |
| 8 | 645.1 | 372.2 |
| 9 | 618.6 | 356.9 |
| 10 | 566.4 | 326.8 |
| รวม | 5825.0 | 3360.5 |
| เฉลี่ย | 582.5 | 336.1 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา **ผ.ข.31** ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.56. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 575.1 | 331.8 |
| 2 | 555.2 | 320.3 |
| 3 | 473.7 | 273.3 |
| 4 | 555.5 | 320.5 |
| 5 | 622.7 | 359.2 |
| 6 | 667.3 | 385.0 |
| 7 | 632.3 | 364.8 |
| 8 | 686.7 | 396.2 |
| 9 | 657.7 | 379.4 |
| 10 | 653.9 | 377.2 |
| รวม | 6080.1 | 3507.7 |
| เฉลี่ย | 608.0 | 350.8 |

ตารางที่ ผ.ข.57. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 200 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 592.3 | 341.7 |
| 2 | 446.3 | 257.5 |
| 3 | 594.7 | 343.1 |
| 4 | 693.4 | 400.0 |
| 5 | 545.2 | 314.5 |
| 6 | 682.4 | 393.7 |
| 7 | 717.0 | 413.6 |
| 8 | 667.6 | 385.1 |
| 9 | 526.4 | 303.7 |
| 10 | 581.2 | 335.3 |
| รวม | 6046.5 | 3488.3 |
| เฉลี่ย | 604.7 | 348.8 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.58. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัด
ที่ออกแบบ 300 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 797.8 | 460.3 |
| 2 | 794.4 | 458.3 |
| 3 | 702.0 | 405.0 |
| 4 | 790.5 | 456.0 |
| 5 | 575.7 | 332.1 |
| 6 | 622.5 | 359.1 |
| 7 | 719.8 | 415.3 |
| 8 | 804.9 | 464.4 |
| 9 | 768.0 | 443.1 |
| 10 | 656.5 | 378.7 |
| รวม | 7232.1 | 4172.3 |
| เฉลี่ย | 723.2 | 417.2 |

ตารางที่ ผ.ข.59. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับ
แรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 708.5 | 408.7 |
| 2 | 595.2 | 343.4 |
| 3 | 704.1 | 406.2 |
| 4 | 576.7 | 332.7 |
| 5 | 719.5 | 415.1 |
| 6 | 565.3 | 326.1 |
| 7 | 625.0 | 360.6 |
| 8 | 685.4 | 395.4 |
| 9 | 578.7 | 333.9 |
| 10 | 534.3 | 308.2 |
| รวม | 6292.7 | 3630.3 |
| เฉลี่ย | 629.3 | 363.0 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผ.ข.33 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.60. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 300 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 664.6 | 383.4 |
| 2 | 794.1 | 458.1 |
| 3 | 803.2 | 463.4 |
| 4 | 553.2 | 319.1 |
| 5 | 790.0 | 455.8 |
| 6 | 803.9 | 463.8 |
| 7 | 579.5 | 334.3 |
| 8 | 761.3 | 439.2 |
| 9 | 745.4 | 430.0 |
| 10 | 779.6 | 449.8 |
| รวม | 7274.8 | 4196.9 |
| เฉลี่ย | 727.5 | 419.7 |

ตารางที่ ผ.ข.61. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 821.8 | 474.1 |
| 2 | 721.5 | 416.2 |
| 3 | 650.1 | 375.0 |
| 4 | 764.9 | 441.2 |
| 5 | 751.7 | 433.6 |
| 6 | 787.5 | 454.3 |
| 7 | 714.0 | 411.9 |
| 8 | 789.7 | 455.5 |
| 9 | 615.4 | 355.0 |
| 10 | 666.9 | 384.7 |
| รวม | 7283.5 | 4201.9 |
| เฉลี่ย | 728.3 | 420.1 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.62. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับ
แรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 733.4 | 423.1 |
| 2 | 675.3 | 389.6 |
| 3 | 765.2 | 441.5 |
| 4 | 723.5 | 417.4 |
| 5 | 722.8 | 417.0 |
| 6 | 731.3 | 421.9 |
| 7 | 742.4 | 428.3 |
| 8 | 802.3 | 462.9 |
| 9 | 712.3 | 410.9 |
| 10 | 666.9 | 384.7 |
| รวม | 7275.4 | 4197.3 |
| เฉลี่ย | 727.5 | 419.7 |

ตารางที่ ผ.ข.63. ผลการทดสอบหินบะซอลต์ขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับ
แรงอัดที่ออกแบบ 400 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 653.4 | 377.0 |
| 2 | 765.2 | 441.5 |
| 3 | 711.8 | 410.6 |
| 4 | 691.2 | 398.8 |
| 5 | 684.8 | 395.1 |
| 6 | 729.4 | 420.8 |
| 7 | 743.5 | 428.9 |
| 8 | 728.6 | 420.3 |
| 9 | 731.7 | 422.1 |
| 10 | 708.4 | 408.7 |
| รวม | 7148.0 | 4123.8 |
| เฉลี่ย | 714.8 | 412.4 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ผ.ข.35 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.64. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 200 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 442.8 | 255.4 |
| 2 | 494.3 | 285.1 |
| 3 | 474.3 | 273.6 |
| 4 | 525.5 | 303.1 |
| 5 | 502.0 | 289.6 |
| 6 | 592.1 | 341.5 |
| 7 | 357.9 | 206.4 |
| 8 | 610.0 | 351.9 |
| 9 | 551.9 | 318.3 |
| 10 | 478.1 | 275.8 |
| รวม | 5028.9 | 2901.2 |
| เฉลี่ย | 502.8 | 290.1 |

ตารางที่ ผ.ข.65. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 200 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 439.9 | 253.7 |
| 2 | 493.5 | 284.7 |
| 3 | 588.9 | 339.7 |
| 4 | 533.4 | 307.7 |
| 5 | 608.7 | 351.1 |
| 6 | 521.2 | 300.6 |
| 7 | 406.4 | 234.4 |
| 8 | 460.6 | 265.7 |
| 9 | 387.9 | 223.7 |
| 10 | 578.5 | 333.7 |
| รวม | 5019.0 | 2895.5 |
| เฉลี่ย | 501.9 | 289.5 |

ตารางที่ ผ.ข.66. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 200 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 510.5 | 294.5 |
| 2 | 421.2 | 242.9 |
| 3 | 589.7 | 340.2 |
| 4 | 622.7 | 359.2 |
| 5 | 597.4 | 344.6 |
| 6 | 624.1 | 360.0 |
| 7 | 400.5 | 231.0 |
| 8 | 516.3 | 297.8 |
| 9 | 489.9 | 282.6 |
| 10 | 413.2 | 238.3 |
| รวม | 5185.5 | 2991.5 |
| เฉลี่ย | 518.5 | 299.1 |

ตารางที่ ผ.ข.67. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 300 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 753.0 | 434.4 |
| 2 | 649.2 | 374.5 |
| 3 | 696.8 | 401.9 |
| 4 | 704.1 | 406.2 |
| 5 | 647.1 | 373.3 |
| 6 | 561.1 | 323.7 |
| 7 | 723.1 | 417.1 |
| 8 | 739.0 | 426.3 |
| 9 | 651.4 | 375.7 |
| 10 | 697.0 | 402.1 |
| รวม | 6821.8 | 3935.5 |
| เฉลี่ย | 682.1 | 393.5 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.68. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่
ออกแบบ 300 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 870.8 | 502.3 |
| 2 | 765.1 | 441.3 |
| 3 | 621.7 | 358.6 |
| 4 | 809.7 | 467.1 |
| 5 | 794.5 | 458.3 |
| 6 | 495.5 | 285.8 |
| 7 | 755.5 | 435.8 |
| 8 | 744.7 | 429.6 |
| 9 | 794.1 | 458.1 |
| 10 | 831.7 | 479.8 |
| รวม | 7483.3 | 4317.1 |
| เฉลี่ย | 748.3 | 431.7 |

ตารางที่ ผ.ข.69. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่
ออกแบบ 300 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 562.2 | 324.3 |
| 2 | 840.8 | 485.0 |
| 3 | 820.7 | 473.4 |
| 4 | 589.2 | 339.9 |
| 5 | 942.0 | 543.4 |
| 6 | 815.1 | 470.2 |
| 7 | 855.9 | 493.7 |
| 8 | 838.2 | 483.5 |
| 9 | 868.3 | 500.9 |
| 10 | 808.8 | 466.6 |
| รวม | 7941.2 | 4581.3 |
| เฉลี่ย | 794.1 | 458.1 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.70. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 1 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 400 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 983.6 | 567.4 |
| 2 | 858.6 | 495.3 |
| 3 | 856.5 | 494.1 |
| 4 | 851.9 | 491.4 |
| 5 | 687.1 | 396.3 |
| 6 | 937.0 | 540.5 |
| 7 | 810.4 | 467.5 |
| 8 | 829.2 | 478.3 |
| 9 | 812.3 | 468.6 |
| 10 | 884.1 | 510.0 |
| รวม | 8510.7 | 4909.9 |
| เฉลี่ย | 851.0 | 490.9 |

ตารางที่ ผ.ข.71. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/4 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 400 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 786.5 | 453.7 |
| 2 | 677.9 | 391.0 |
| 3 | 791.2 | 456.4 |
| 4 | 775.4 | 447.3 |
| 5 | 821.1 | 473.7 |
| 6 | 815.7 | 470.5 |
| 7 | 734.6 | 423.7 |
| 8 | 742.1 | 428.1 |
| 9 | 829.2 | 478.3 |
| 10 | 812.3 | 468.6 |
| รวม | 7786.0 | 4491.8 |
| เฉลี่ย | 778.6 | 449.1 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.ข.72. ผลการทดสอบหินปูนขนาด 3/8 นิ้ว ด้วยเครื่อง Compressive ที่กำลังรับแรงอัดที่
 ออกแบบ 400 ksc.

| ลูกที่ | กำลังอัดของคอนกรีต | |
|--------|--------------------|--------------|
| | 28 วัน (kn) | 28 วัน (ksc) |
| 1 | 736.8 | 425.0 |
| 2 | 761.2 | 439.1 |
| 3 | 754.6 | 435.3 |
| 4 | 784.3 | 452.4 |
| 5 | 723.4 | 417.3 |
| 6 | 807.5 | 465.8 |
| 7 | 732.4 | 422.5 |
| 8 | 768.4 | 443.2 |
| 9 | 835.7 | 482.1 |
| 10 | 743.8 | 429.1 |
| รวม | 7648.1 | 4412.2 |
| เฉลี่ย | 764.8 | 441.2 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้