

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง



การปรับปรุงสมบัติของ เทอร์มัลลาคิกที่ใช้แล้วด้วย เซลลูโลส

๑๗

๓๑๕๒๓
๒๕๓๕

นางสาว กรกช เกษเม้งกิจ

นาย เรืองยศ โทกมลธรรม

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน.....

วัน,เดือน,ปี.....

๖๑๙๕๓๑๙๕๓

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. ๒๕๓๕

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

IMPROVEMENT OF SOME PROPERTIES OF THERMOPLASTICS WASTE
WITH CELLULOSE



A Special Project Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirement for the Degree of Bachelor of Science
Department of Chemistry
Faculty of Science

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

1992

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น. ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ การปรับปรุงสมบัติของ เฮอร์นพลาสติกที่ใช้แล้วด้วย เซลลูโลส

นักศึกษา นางสาว กรกช เกษเม่นกิจ

นาย เรืองยศ โชคมลธรรม

ภาควิชา เคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิษฐ์ สุขสำราญ

อาจารย์ พรทิพย์ ศัพท์อนันต์

อาจารย์ สุนิษฐ์ ต้นดีพิสิษฐกุล


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติให้โครงการพิเศษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต

หัวหน้าภาควิชาเคมี

(ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัสวรัตน์)

คณะกรรมการโครงการพิเศษ



ประธานกรรมการ

(รศ.ดร.ภคศิษฐ์ คูสำราญ)

กรรมการ

(อ.ตะวัน สุขน้อย)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ	การปรับปรุงสมบัติของ เทอร์นพลาสติกที่ใช้แล้วด้วย เซลลูโลส
นักศึกษา	นางสาว กรกช เกษเม้งกิจ นาย เรืองยศ โศภมลธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิษฐ์ สุขสำราญ อาจารย์ พรทิพย์ ศัพทอนันต์ อาจารย์ สุจินต์ คันทิพิสิษฐกุล
ภาควิชา	เคมี
ปีการศึกษา	2534

บทคัดย่อ

ผักตบชวาและหญ้าสลาบหลวง เป็นวัชพืชน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหามากสำหรับประเทศไทย เนื่องจากการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตในอัตราที่รวดเร็วมาก นอกจาก เป็นวัชพืชที่ควบคุมยากแล้ว ประเทศไทยยังมีปัญหาเกี่ยวกับขยะพลาสติกซึ่งนับว่ายังมีปริมาณมากขึ้นทุกที และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า วัชพืชทั้งสองชนิดมีองค์ประกอบหลักคือ เซลลูโลส ดังนั้นโครงการพิเศษนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำวัชพืชทั้งสองชนิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการปรับปรุงสมบัติของ เทอร์นพลาสติกที่ใช้แล้ว โดยนำมาทำให้แห้งและบดละเอียดเพื่อใช้เป็นสารตัวเติมทางการผสมเรซินใช้ เครื่องบดสองลูกกลิ้งแล้วนำมาขึ้นรูปโดยใช้ เครื่องอัดความร้อน ผลการทดสอบทางกายภาพปรากฏว่า พลาสติกที่เติมด้วยสารตัวเติมที่ได้จากวัชพืชทั้งสองชนิด 100 และ 170 เมช ที่ปริมาณ 5 10 20 และ 30 ส่วนในร้อยส่วนของพลาสติกมีค่าความแข็งแรงดึงและ เบอร์เซนคการยึดที่จุดขาดต่ำลง แต่ค่ามอดูลัสที่จุดขาด ความหนาแน่น และความแข็งสูงขึ้น และควรรใช้ปริมาณสารตัวเติมไม่มากกว่า 30 ส่วนในร้อยส่วนของพลาสติก เพื่อความสามารถในการรวมเข้า เป็นเนื้อเดียวกันกับพลาสติกและขึ้นรูปได้ง่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิติกรรมประกาศ

ในการหาโครงการพิเศษ เรื่องการปรับปรุงคุณสมบัติของ เฮอร์นพลาสติกที่ใช้แล้วด้วยเซลล์ลูลสนี้ สามารถสำเร็จลุ้งไปได้ด้วยดี ผู้เสนอได้รับคำแนะนำและความกรุณาจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้เสนอขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ดังมีรายนามดังนี้

ผศ.ดร.สุนิษฐ์ สุขสำราญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
อาจารย์พรทิพย์ ศัพท์อนันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
อาจารย์สุจินต์ คันทิพิสิฐกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
รศ.ดร.ภคัสัย สุขสำราญ กรุณาตรวจรายงานโครงการพิเศษและให้คำปรึกษา
อาจารย์ตะวัน สุขน้อย กรุณาตรวจรายงานโครงการพิเศษและให้คำปรึกษา
บริษัท บาจา(ประเทศไทย) จำกัด เอื้อเฟื้อเครื่องอะเบรเซอร์
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด เอื้อเฟื้อพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์

อนึ่งนอกจากบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีบุคคลอีกหลายท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือให้โครงการพิเศษนี้สำเร็จลงได้ ทางผู้เสนอขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย _____	ก
บทคัดย่อภาษาไทย _____	ข
กิตติกรรมประกาศ _____	ค
สารบัญตาราง _____	ง
สารบัญรูป _____	จ
สัญลักษณ์ _____	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ชยะพลาสติก _____	1
1.2 การนำชยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ _____	2
1.3 ความสำคัญและที่มาของโครงการพิเศษ _____	5
1.4 ขอบเขตของการวิจัย _____	5
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการพิเศษ _____	6
บทที่ 2 ทฤษฎี	
2.1 พอลิไวนิลคลอไรด์ _____	7
2.2 ฝักสบทบ _____	19
2.3 ผักตบชวา _____	21
บทที่ 3 การดำเนินการวิจัย	
3.1 สาร เคมีและวัสดุ เคมีที่ใช้ _____	25
3.2 เครื่องมือที่ใช้ _____	25
3.3 ขั้นตอนการทดลอง _____	26
3.3.1 การเตรียมสารตัวเติมจากฝักสบทบและผักตบชวา _____	26
3.3.2 การศึกษาสมบัติของสารตัวเติม _____	27

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3.3 การเตรียมชิ้นตัวอย่าง _____	28
3.3.4 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นตัวอย่าง _____	31
3.3.4.1 การหาค่าความแข็งแรงดึง _____	31
3.3.4.2 การหาค่าความแข็ง _____	32
3.3.4.3 การหาค่าความหนาแน่น _____	33
3.3.4.4 การหาค่าความทนทานการสึกหรอ _____	34
บทที่ 4 ผลการวิจัยและวิจารณ์	
4.1 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารตัว เดิม _____	35
4.1.1 ความถ่วงจำเพาะของสารตัว เดิม _____	35
4.1.2 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของสารตัว เดิมโดยใช้ กล้องอิเล็กตรอนสแกนิง ไมโครสโคป _____	36
4.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติของพลาสติกที่เติมสารตัว เดิม _____	42
4.2.1 ผลการขึ้นรูปขึ้นตัวอย่างทั้งในกรณีที่เติมและไม่เติมสารตัว เดิม _____	42
4.2.2 ผลการศึกษาการกระจายตัวของสารตัว เดิมในพลาสติก โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคป _____	42
4.2.3 ผลการทดสอบหาค่าความแข็งแรงดึง และวิจารณ์ _____	50
4.2.4 ผลการทดสอบหาค่าเบร็คเค้นตึงที่จุดขาด และวิจารณ์ _____	53
4.2.5 ผลการทดสอบหาค่ามอดูลัสที่จุดขาด และวิจารณ์ _____	56
4.2.6 ผลการทดสอบหาค่าความแข็ง และวิจารณ์ _____	59
4.2.7 ผลการทดสอบหาค่าความหนาแน่น _____	62
4.2.8 ผลการทดสอบหาค่าความทนทานการสึกหรอ และวิจารณ์ _____	65

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการศึกษา	68
5.2 ข้อเสนอแนะ	70
ภาคผนวก	71
เอกสารอ้างอิง	86



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 ประเภทและลักษณะ เฉพาะของสารหล่อลื่นสำหรับ พอลิไวนิลคลอไรด์ _____	10
ตารางที่ 4.1.1 ความต่างจำเพาะของสารตัวเติม _____	35
ตารางที่ 4.2.3 ผลการทดสอบหาค่าความแข็งแรงดึง _____	50
ตารางที่ 4.2.4 ผลการทดสอบหาค่าเปอร์เซ็นต์การยืดที่จุดขาด _____	53
ตารางที่ 4.2.5 ผลการทดสอบหาค่ามอดูลัสที่จุดขาด _____	56
ตารางที่ 4.2.6 ผลการทดสอบหาค่าความแข็ง _____	59
ตารางที่ 4.2.7 ผลการทดสอบหาค่าความหนาแน่น _____	62
ตารางที่ 4.2.8 ผลการทดสอบหาค่าความทนทานการสึกหรอ _____	65

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 3.1 ลักษณะหน้ากระดาษกลางและฝักคบขวา ขนาด 100 เมช _____	26
รูปที่ 3.2 ลักษณะหน้ากระดาษกลางและฝักคบขวา ขนาด 170 เมช _____	27
รูปที่ 3.3 เครื่องบดสองลูกกลิ้ง _____	29
รูปที่ 3.4 แม่แบบที่ใช้เตรียมชิ้นตัวอย่าง _____	30
รูปที่ 3.5 เครื่องอัดความร้อน _____	30
รูปที่ 3.6 มีคคักรูปคัมพ์เบลล์ _____	31
รูปที่ 3.7 เครื่องวัดความแข็ง _____	33
รูปที่ 4.1 ลักษณะพื้นผิวของหน้ากระดาษกลาง ขนาด 170 เมชที่ทาสี ชยาย 50 เท่า _____	36
รูปที่ 4.2 ลักษณะพื้นผิวของหน้ากระดาษกลาง ขนาด 170 เมชที่ทาสี ชยาย 200 เท่า _____	36
รูปที่ 4.3 ลักษณะพื้นผิวของหน้ากระดาษกลาง ขนาด 170 เมชที่ทาสี ชยาย 1000 เท่า _____	37
รูปที่ 4.4 ลักษณะพื้นผิวของหน้ากระดาษกลาง ขนาด 100 เมชที่ทาสี ชยาย 50 เท่า _____	37
รูปที่ 4.5 ลักษณะพื้นผิวของหน้ากระดาษกลาง ขนาด 100 เมชที่ทาสี ชยาย 200 เท่า _____	38
รูปที่ 4.6 ลักษณะพื้นผิวของหน้ากระดาษกลาง ขนาด 100 เมชที่ทาสี ชยาย 1000 เท่า _____	38
รูปที่ 4.7 ลักษณะพื้นผิวของฝักคบขวา ขนาด 170 เมช ที่ทาสีชยาย 50 เท่า _____	39

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.8 ลักษณะพื้นผิวของผักตบชวา ขนาด 170 เมช ที่กำลังขยาย 200 เท่า	39
รูปที่ 4.9 ลักษณะพื้นผิวของผักตบชวา ขนาด 170 เมช ที่กำลังขยาย 1000 เท่า	40
รูปที่ 4.10 ลักษณะพื้นผิวของผักตบชวา ขนาด 100 เมช ที่กำลังขยาย 50 เท่า	40
รูปที่ 4.11 ลักษณะพื้นผิวของผักตบชวา ขนาด 100 เมช ที่กำลังขยาย 200 เท่า	41
รูปที่ 4.12 ลักษณะพื้นผิวของผักตบชวา ขนาด 100 เมช ที่กำลังขยาย 1000 เท่า	41
รูปที่ 4.13 ลักษณะการกระจายตัวของพื้สลาบลวง ขนาด 170 เมช 5 phr	42
รูปที่ 4.14 ลักษณะการกระจายตัวของพื้สลาบลวง ขนาด 170 เมช 10 phr	43
รูปที่ 4.15 ลักษณะการกระจายตัวของพื้สลาบลวง ขนาด 170 เมช 20 phr	43
รูปที่ 4.16 ลักษณะการกระจายตัวของพื้สลาบลวง ขนาด 170 เมช 30 phr	44
รูปที่ 4.17 ลักษณะการกระจายตัวของพื้สลาบลวง ขนาด 100 เมช 5 phr	44
รูปที่ 4.18 ลักษณะการกระจายตัวของพื้สลาบลวง ขนาด 100 เมช 10 phr	45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.19 ลักษณะการกระจายตัวของพริกสลาบลวง	
ขนาด 100 เมษ 20 phr _____	45
รูปที่ 4.20 ลักษณะการกระจายตัวของผักตบชวา	
ขนาด 170 เมษ 5 phr _____	46
รูปที่ 4.21 ลักษณะการกระจายตัวของผักตบชวา	
ขนาด 170 เมษ 10 phr _____	46
รูปที่ 4.22 ลักษณะการกระจายตัวของผักตบชวา	
ขนาด 170 เมษ 20 phr _____	47
รูปที่ 4.23 ลักษณะการกระจายตัวของผักตบชวา	
ขนาด 170 เมษ 30 phr _____	48
รูปที่ 4.24 ลักษณะการกระจายตัวของผักตบชวา	
ขนาด 100 เมษ 5 phr _____	48
รูปที่ 4.25 ลักษณะการกระจายตัวของผักตบชวา	
ขนาด 100 เมษ 10 phr _____	49
รูปที่ 4.26 ลักษณะการกระจายตัวของผักตบชวา	
ขนาด 100 เมษ 20 phr _____	49

สัญลักษณ์

เมช	ย่อมาจาก	mesh หมายถึง จำนวนช่องของตะแกรงร่อน
		ต่อหนึ่งตารางนิ้ว
phr	ย่อมาจาก	part per hundred parts of resin
		หมายถึง ส่วนในร้อยส่วนของเรซินหรือพลาสติก
cm ³	ย่อมาจาก	ลูกบาศก์ เซนติเมตร
kg/mm ³	ย่อมาจาก	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร
g/cm ³	ย่อมาจาก	กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ชยะพลาสติก(7),(11)

ปัจจุบันพลาสติก เป็นวัสดุที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสิ่งรอบตัวเราล้วนทำมาจากพลาสติก หรือมีพลาสติก เป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น 50 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาพลาสติกเพิ่มขึ้น และยิ่ง ทาให้มีการนำมาใช้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดีหลายอย่าง คือจะทำให้ แข็งทนทานเทียบเท่าโลหะหรือคอนกรีต จะทำให้อ่อนยืดหยุ่นแต่เหนียวทนทานหรือจะทำให้ สลเหมือนแก้วได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้พลาสติกส่วนใหญ่ยังสามารถทกรด-ด่างหรือนำมันได้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้พลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาบางอย่างตามมา นั่นคือปัญหา จากชยะพลาสติก

ชนิดของพลาสติก แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

พลาสติกที่ใช้กันทั่วไป เช่น อะคริลานไทรล-บิวตะโคอิน-สไตรีน(ABS) พอลิยูรีเทน(PUR)

พลาสติกเชิงวิศวกรรม เช่น พอลิออกซีเมทิลีน(POM) พอลิคาร์บอเนต(PC)

พอลิเอทิลีนเทเลฟาทาเลท(PET)

เรซินเทอร์มเซต เช่น เรซินฟีนอลฟอร์มีลดีไฮด์ (PF) เรซินยูเรียฟอร์มีลดีไฮด์ (UF)

เรซินอีพอกซี (EP)

ปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้พลาสติกที่ใช้กันทั่วไป เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในอัตรา 3-5 เปอร์เซ็นต์ ทุก ๆ ปี เรซินเทอร์มเซตมีแนวโน้มที่จะคงที่ แต่พลาสติกเชิงวิศวกรรมมีอัตราการ เติบโตมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในบรรดาพลาสติก อื่น ๆ วิธีการแก้ปัญหามลภาวะจากชยะพลาสติกสามารถทำได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ ทาลายหรือการทำให้สูญหายไปได้ 3 วิธีคือ

1. นาาเบกมที่ว่าง เบลา วิธีการนี้เป็นการนำขยะทั้งหมด (น่าใช่ เฉพาะขยะพลาสติก)เบกมที่ว่าง เป็นวิธีที่ใช้กันมาก เนื่องจากเสียค่าเช่าจ่ายน้อย แต่ข้อเสียของการกำจัดขยะวิธีนี้คือพื้นดินที่นำขยะเบกมจะ เกิดการยุบตัว เนื่องจากขยะย่อยสลายตัวเบหรือ เนื่องจากการยุบตัวของผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมาก เมื่อเวลาผ่านไปหรือ เมื่อได้รับแรงกดแล้ว เกิดการยุบตัว ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้พื้นที่นั้นสำหรับการก่อสร้าง
2. นาาเบเผาทั้ง เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและใช้กันอยู่อย่างกว้างขวาง เป็นวิธีการที่ใช้ประโยชน์ได้ดีและน่าก่อให้เกิดปัญหามลภาวะตามมาหากหาอย่างถูกวิธี คือใช้เตาเผาที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง
3. การทำให้พลาสติกนั้นสามารถสลายตัวได้เองในธรรมชาติเหมือนขยะประเภทอื่น ซึ่งพลาสติกดังกล่าวควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - เป็นพลาสติกที่สามารถสลายตัวโดยแสง (Photodegradable Plastics) ซึ่งสามารถผลิตได้ โดยการเติมสารช่วยเร่งการสลายตัวโดยแสงลงในส่วนผสมของพลาสติกหรือผลิตเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้โดยแสง
 - เป็นพลาสติกที่สามารถสลายตัวโดยกระบวนการทางชีวภาพ (Biodegradable Plastics) พลาสติกชนิดนี้มีประโยชน์ต่อการถมดินและฝังดิน เนื่องจากพลาสติกสามารถสลายตัวได้เองในธรรมชาติ

1.2 การนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ มีหลายวิธีดังนี้

1. การนำกลับมาใช้ในรูปแบบของพลังงาน คือ การนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยการเผาขยะชนิดต่าง ๆ รวมทั้งขยะพลาสติก เพื่อให้ได้พลังงานมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากพลาสติกให้ค่าความร้อนในการเผาไหม้สูง ดังนั้นเมื่อนำขยะพลาสติกมาเผาจะให้ความร้อนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไอน้ำเพื่อไปใช้กับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือเป็นแหล่งให้ความร้อนในฤดูหนาว การนำขยะพลาสติกมาใช้เป็นเชื้อเพลิงลักษณะนี้ไม่ต้องแยกออกจากขยะชนิดอื่น ๆ คือจะทำการเผาขยะทั้งหมดด้วยกัน

2. การนำกลับมาใช้ในรูปแบบของวัตถุดิบ คือ การนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยการแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชนิดอื่น ๆ แล้วจึงทำการแยกประเภทของพลาสติก ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงควรหาในรูปแบบของพลาสติกผสมมากกว่า เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากในการแยกประเภทพลาสติก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ พลาสติกผสมจะ เข้า เป็น เนื้อ เทียวกัน ได้ยากผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีคุณสมบัติต่ำกว่าพลาสติกบริสุทธิ์ แต่ละตัวที่นำมาผสมกันและนำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร แนวทางการแก้ปัญหาหาได้ ๒ วิธีใช้สารช่วยกระจายตัว ได้แก่ ยางธรรมชาติ (NR) ยางสังเคราะห์ชนิดอื่น (SBR) ทำให้พลาสติกรวมเข้า เป็น เนื้อ เทียวกัน ได้มากขึ้น และมีคุณสมบัติดีขึ้น

3. การนำกลับมาใช้ในรูปแบบของสารเคมี คือ การใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมี การเผาพลาสติกในบรรยากาศที่ปล่อยออกซิเจน (Pyrolysis) จะทำให้พลาสติกสลายตัวให้เป็นโมเลกุลเล็กโดยทั่วไปแตกตัวด้วยความร้อน 2 แบบใหญ่ ๆ ขึ้นกับชนิดของพลาสติก

- การแตกตัวของโมเลกุลแบบไม่เป็นระเบียบ (Random chain scission) พอลิเมอร์ส่วนใหญ่จะ เกิดการแตกตัวของโมเลกุลแบบไม่เป็นระเบียบด้วยความร้อน และให้ผลผลิตทางเคมีมากมายยากต่อการควบคุม เช่น พอลิเอทิลีนให้ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน และ เบนซีนเป็นส่วนใหญ่ พอลิไวนิลคลอไรด์ให้ก๊าซมีเทน ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ และ สไตรีนเป็นส่วนใหญ่

- การแตกตัวของโมเลกุลตามลำดับมอนอเมอร์ (Depolymerisation) พลาสติกบางชนิดจะแตกตัวด้วยความร้อนแบบเป็นระเบียบ ได้ผลผลิตทาง เคมีเป็นมอนอเมอร์ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิตเป็นพอลิเมอร์ใหม่ได้

ข้อเสียของการใช้ขยะพลาสติกผลิตสารเคมี คือ

1. ต้องให้ความร้อนในการเผาพลาสติกตลอดเวลา ดังนั้นต้องใช้พลังงานสูง
2. ต้องแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชนิดอื่น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง
3. มีปัญหาในการหาหับบริสุทธิ์ เพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์
4. เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นการกำจัดพลาสติก เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นยังไม่

สามารถดำเนินการในเชิงการค้าได้

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่าแม่พิมพ์ที่ได้จะเป็นประโยชน์และน่าสนใจเพียงใด แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายและเป็นขั้นตอนที่ยังยาก บางประเทศได้มีการศึกษาโดยมีการจัดให้มีการตั้งชยะอย่างคี่ คือ ให้ผู้ใช้พลาสติกทำการคัดแยกประเภทของพลาสติกตั้งแต่แรกพบว่าค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและค่าขนส่งยังคง นุ่มนวลกับการนำไปใช้ประโยชน์

แนวทางการแก้ไขสำหรับประเทศไทย

1. เทคโนโลยีการนำชยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ ควรได้รับการพัฒนาแก้ไขให้สามารถดำเนินการได้ก่อนที่ชยะพลาสติกจะก่อให้เกิดปัญหามลภาวะในอนาคต
2. ปัญหามลภาวะจากชยะพลาสติก เป็นปัญหาที่ควรได้รับความสนใจจากรัฐบาล
3. วิธีการกำจัดพลาสติกมีหลายวิธีด้วยกันและแต่ละวิธีมีข้อจำกัดทาง เทคโนโลยี
4. ปัญหาชยะมูลฝอยพลาสติกในสิ่งแวดล้อมควรได้รับการแก้ไขโดย
 - ความคุ้มครองทั้งการเก็บชยะ ซึ่งอาจทำโดยรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมหรือการรณรงค์การรักษาความสะอาด
 - ควรพัฒนาการใช้พลาสติกที่สามารถสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ สำหรับใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ และใช้ในการเกษตร
5. การกำจัดพลาสติก โดยการจัดแยกเศษพลาสติกออกจากชยะ เทศบาลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในประเทศไทยมีโอกาสเป็นไปได้มากสามารถดำเนินการในเชิงการค้าได้ โดยรัฐบาลควรออกกฎหมายควบคุมการนำพลาสติกที่ใช้แล้วเหล่านี้ ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ต้องไม่สัมผัสกับอาหาร หรือไม่ควรนำพลาสติกเป็นของเล่น เป็นต้น
6. วิธีการกำจัดชยะพลาสติกที่น่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย คือการนำชยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
7. วิธีหนึ่งที่น่าสนใจการลดปัญหามลภาวะจากพลาสติก คือ การหันกลับมาใช้วัสดุธรรมชาติในการบรรจุหีบห่อ เช่น ใบตอง เชือกกล้วย เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3 ความสำคัญและที่มาของโครงการพิเศษ

หญ้าสลาบลางและผักตบชวา เป็นวัชพืชน้ำซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมาก อีกทั้งยังก่อปัญหาในการกำจัด ประเทศไทยมีการนำวัชพืชทั้งสองมาใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย โดยนำผักตบชวาไปทำเครื่องถักสาน เช่น ตะกร้า กระบุง เปลญวน เสื้อ บู้ อาหารสัตว์ เป็นต้น ส่วนหญ้าสลาบลางมีการนำใบสกัดสารบางอย่าง เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลาสติก บำบัดน้ำเสีย ดูดซับโลหะหนัก เป็นต้น แต่เนื่องจากลักษณะเส้นใยของวัชพืชทั้งสองชนิดค่อนข้างเหนียว จึงน่าจะเป็นไปได้ในการนำมาใช้เป็นสารตัวเติมเพื่อปรับปรุงสมบัติให้แก่ขยะพลาสติก ในการนำกลับมาใช้ใหม่

ด้วยเหตุดังกล่าว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงให้มีการจัดทำโครงการพิเศษขึ้นในหัวข้อ การปรับปรุงคุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติกที่ใช้แล้วด้วยเซลล์ูลอส เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหญ้าสลาบลางและผักตบชวามาใช้เป็นสารตัวเติมในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ และเป็นแนวทางเพื่อที่จะหาประโยชน์จากวัชพืชทั้งสองได้มากขึ้น

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

โครงการพิเศษนี้จะวิจัยถึงการนำวัชพืชน้ำ คือ หญ้าสลาบลางและผักตบชวามาใช้เป็นสารตัวเติมในพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ดังนี้

1. การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของสารตัวเติม
2. การผสมสารตัวเติมกับพลาสติก โดยใช้เครื่องบดสองลูกกลิ้งและนำไปขึ้นรูปโดยใช้เครื่องอัดความร้อน
3. การทดสอบสมบัติทางกายภาพ โดยทดสอบสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
 - ความแข็งแรงดึง(Tensile strength)
 - เปอร์เซ็นต์การยืดที่จุดขาด(Elongation at break)
 - โมดูลัสที่จุดขาด(Modulus at break)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ความแข็ง(Hardness)
- ความหนาแน่น(Density)
- ความทนทานการสึกหรอ(Abrasion resistance)

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการพิเศษ

1. อาจนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ โดยมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น
2. อาจนำขยะพลาสติกที่ปรับปรุงคุณภาพแล้ว มาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้
3. อาจช่วยลดปริมาณก๊าซพิษและปริมาณขยะพลาสติกให้น้อยลงได้
4. อาจช่วยลดมลภาวะทางอากาศ เนื่องจากการเผาขยะพลาสติก

ไปรวมตัวกับไฮดรเจนเกิดเป็น ก๊าซไฮดรเจนคลอไรด์ผลที่ตามมาคือ สายโซ่ที่สั้นลง อิสรจะรวมตัวกับพันธะที่อิ่มตัว ซึ่งก่อให้เกิดอนุมูลอิสระของคลอรีน และหากในสายโซ่มี ออกซิเจน ปฏิริยาการสลายตัวนี้จะถูกเร่งให้เร็วขึ้น และจะเกิดโครงสร้างที่เป็นคีโตน ในสายโซ่ ดังนั้นเพื่อยับยั้งปฏิริยาการสลายตัวนี้จึงต้องเติมสารเพิ่มความเสถียรทางความร้อนของพอลิเมอร์ เช่น กลีเซอรอล คีโตน กลีเซอรอล เบเรียม เป็นต้น สารต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์มีหลายชนิด ดังนี้

ก. สารตัวเติม (Filler) มีสองชนิดคือ

- สารตัวเติมชนิดละเอียด (Particulate filler) ได้แก่ ซิลิกา ทราช คิวท์ ซิลิเกต โคลน ไม้ก่า แอสเบสทอส แก้ว
- สารตัวเติมชนิดที่เป็นเส้นใย (Fibrous filler) ได้แก่ อัลฟาเซลลูโลส ไนลอน อะคริลิก เรยอน

สารตัวเติมสำหรับพลาสติกไฮสพอลิไวนิลคลอไรด์ ได้แก่

- แคลเซียมคาร์บอเนตจากธรรมชาติ เป็นเกรดซอสส์ใช้ในรูปปกติ และในรูปที่ถูก

เคลือบด้วยสารอื่น (coated form) ซึ่งสารตัวเติมตัวนี้มีข้อดีคือ

กระจายตัวได้ดีโดย เฉพาะในรูปที่ถูก เคลือบด้วยสารอื่น

มีผลเล็กน้อยต่อค่าทางกล

มีความบริสุทธิ์สูง

ไม่มีโลหะหนักซึ่ง เป็นตัวลดคุณสมบัติด้านอายุการใช้งาน (Aging Property)

ช่วยปรับปรุงผิวหน้าผลิตภัณฑ์

ช่วยให้ใช้สารหล่อลื่นในกระบวนการน้อยลง

เพิ่มผลได้จากกระบวนการ

ขั้แทนสารฟอสฟอรัส (white pigment) ได้บางส่วน

เป็นตัวรับก๊าซไฮดรเจนคลอไรด์ (HCl acceptor) ที่เกิดจากการสลายตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติต้านอายุการใช้งาน และ ความหนา

ปรับปรุงคุณสมบัติทางไฟฟ้า และช่วยป้องกันการเกาะติดลูกลิ่ง

ลดต้นทุน

เก็บได้นาน และมีความเสถียร

- เกล็ดิน ใช้มากในการผลิตสายเคเบิลเนื่องจาก ช่วยเพิ่มความต้านทานเฉพาะ
อย่างของ เคเบิลผสมสูตร เติมลงในแผ่นบุพื้นและอุปกรณ์ภายในบ้าน เพื่อช่วยเพิ่มความ
ต้านทานสาร เคมีและคุณสมบัติทางไฟฟ้า แต่มีข้อเสียคือ ราคาค่อนข้างสูง

- แอสเบสทอส ใช้ในแผ่นบุพื้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มความแข็งแรง เพิ่มความ
คงรูปทางความร้อน

- คาร์บอนดำ (Carbon Black) ใช้ป้องกันแสงอุลตราไวโอเล็ต

- ซิลิกา ใช้เป็นตัวกาวจัดไอออน ในอุตสาหกรรมสายเคเบิล

- อะลูมินา ลดการติดไฟ

- หัลค ใช้ในแผ่นบุพื้น

- โครไมท์ การประยุกต์ใช้เหมือนกับแคลเซียมคาร์บอเนตจากธรรมชาติ

สารตัวเติมสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์ชนิดแข็ง ได้แก่

- แคลเซียมคาร์บอเนตจากธรรมชาติมีทั้งแบบขอล้ำซึ่งมีขนาดอนุภาคเล็ก และแบบที่
เคลือบผิวแล้ว

- แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตะกอนเบา ใช้กันมากในพอลิไวนิลคลอไรด์ชนิดแข็ง
ช่วยในการปรับปรุงผิวหน้าผลิตภัณฑ์ องศาความขาว (degree of whiteness) ความ
เงาของผิวหน้า นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มค่ามอดูลัสของความยืดหยุ่นแต่ไม่มีผลต่อคุณสมบัติ
อื่น ๆ

- เส้นใยแก้ว ช่วยเสริมแรง

- หัลค เพิ่มค่ามอดูลัสของความยืดหยุ่น ความแข็งแรงตั้งแต่ลดเปอร์เซ็นต์การยืด

ที่จุดขาดและความต้านทานแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารตัวเติมสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์ชนิดพลาสติกวิส(Plastisol) ได้แก่

- แคลเซียมคาร์บอเนตจากธรรมชาติใช้ในการหล่อ การจุ่ม และทาโร้มนพอลิไวนิลคลอไรด์ ช่วยปรับปรุงแรงยึดเกาะและความแข็งแรงพันธะของพลาสติกวิส
- ซิลิเกต ช่วยให้มีผิวหน้าผลิตภัณฑ์เรียบ

ข. สารหล่อลื่น (Lubricant)

พอลิไวนิลคลอไรด์ไม่สามารถเข้ากระบวนการได้ ถ้าหากไม่มีสารหล่อลื่นและสารนี้ก็มีความต้องการใช้ในปริมาณมากสำหรับเทอร์โมพลาสติกทุกชนิด สารหล่อลื่นสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์มีหลายชนิดดังตาราง

ตาราง 2.1 แสดงสารหล่อลื่นสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์

ชนิดของสาร	สาร เคมี	จุดหลอมเหลว(mp)จุดหยด(dp) จุดแข็งตัว(sp)ความหนาแน่น(D)	ลักษณะ เฉพาะ
ไฮโดรคาร์บอน	น้ำมันพาราฟิน	เป็นของเหลวที่ 20 องศาเซลเซียส	ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีควม่องไว ในการเกิดปฏิกิริยา
	พาราฟินจากธรรมชาติ	dp 52-75 องศาเซลเซียส	มีรสสาขามาก
	พาราฟินจากการสังเคราะห์	dp 100-110 องศาเซลเซียส	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

ชนิดของสาร	สารเคมี	จุดหลอมเหลว (mp) จุดหยด (mp) จุดแข็งตัว (sp) ความหนาแน่น (D)	ลักษณะ เฉพาะ
	แวกซ์พอลิ- เอทิลีน	dp 160 องศาเซลเซียส ความหนืดที่ 170 องศาเซลเซียส 100-35000 mPa.s *	
แอลกอฮอล์ ฮอลล์	เอทิลแอลกอฮอล์	sp 46-49 องศาเซลเซียส	เป็นสารมีขี้ผึ้ง นอกจากช่วยหล่อ ลื่นแล้วยังเป็นตัว ช่วยเพิ่มความ เสถียรอีกด้วย
	สเคียริลแอลกอฮอล์	sp 55-57 องศาเซลเซียส dp 43-57 องศาเซลเซียส	
ลี้โคน	โคสเคียริล ลี้โคน	dp 88 องศาเซลเซียส	
	กรคานริลคิก	dp 54 องศาเซลเซียส	
	กรคบาลส์เมคิก	dp 62 องศาเซลเซียส	
	กรคมอนคานิก	dp 84 องศาเซลเซียส	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

ชนิดของสาร	สารเคมี	จุดหลอมเหลว(mp) จุดหยด(dp) จุดแข็งตัว(sp) ความหนาแน่น(D)	ลักษณะเฉพาะ
เกลือโลหะของ กรดคาร์บอกซี- ลิก	ซิงค์สเตียเรท เลดสเตียเรท แคลเซียม มอนทาเนต	mp 120 องศาเซลเซียส mp 100 องศาเซลเซียส mp 123 องศาเซลเซียส	
เอไมด์ของกรด คาร์บอกซิลิก	โกลีเอไมด์ เมียรานด์ เอทิลีน-บิส- สเตียราไมด์	mp 70 องศาเซลเซียส mp 95 องศาเซลเซียส mp 140 องศาเซลเซียส	เป็นพวกไดเอ- ไมด์ที่มีจุด หลอมเหลวสูง เนื่องจากหมู่ที่มี ขี้ว มากอยู่ตรง กลางโมเลกุล แสดงสมบัติ การสันดาปสูง

* mPa.s คือ หน่วยของความหนืดเป็นมิลลิปาสคาล-วินาที

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับการฉีดขึ้นรูป (injection moulding) และการอัดขึ้นรูป (extrusion) ควรใช้สารหล่อลื่นทั้งภายในและภายนอก เช่น แวกซ์มอนทาน เอสเตอร์ของกรดไขมันที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง

สำหรับการกดอัดขึ้นรูป (compression moulding) และ การทำให้เป็นแผ่น (calendering) ควรใช้สารหล่อลื่นภายนอกที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น แวกซ์พอลิเอทิลีน หรือ แวกซ์พอลิเอไมด์

ค. สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidant)

ใช้ป้องกันหรือหน่วงการเกิดออกซิเดชันของพอลิเมอร์ได้แก่ หากพินอล อะโรมาติก เอมีน สารประกอบที่มีหมู่อัลคิลไฮด์ สารประกอบที่มีหมู่คีโตน สารประกอบที่มีหมู่ไฮโดร

ง. สารทึบสี (Colorant)

มีทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ หรือเป็นพวกสีที่ละลายในน้ำมัน พวกที่มีขนาดอนุภาคเล็กและมีดัชนีหักเหใกล้เคียงกับดัชนีหักเหของพลาสติก จึงไม่เปลี่ยนสีของพลาสติก

สารทึบสีที่เป็นสารอินทรีย์ เช่น พทาโรลไซยาไนด์ (Phthalocyanide)

สารทึบสีที่เป็นสารอนินทรีย์ เช่น ไททาเนียมไดออกไซด์ แบเรียมซิลิเกต พทาโรลไซยาไนด์บลู เหล็กไดออกไซด์

สารทึบสีจะถูกผสมกับผงพลาสติก และผสมให้เข้ากันโดยการใช้ถังลึง เบลนเดอร์ (Tumbling blender) และผสมสูตรบนลูกกลิ้งร้อน หรือในเครื่องอัดรีด (extruder)

จ. สารกันการติดไฟ (Flame retardants)

ได้แก่แอนติโมนีออกไซด์ควรร่วมใช้กับสารที่แตกสลายก็จะให้ผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีอนุพันธ์ของแอนติโมนีออกไซด์คลอไรด์ และพลาสติกไฮดรอกซีฟอสเฟต เอสเตอร์ มักใช้กับเรซินวาเนียล

กลไกในการลดความสามารถในการตีไฟของสารคือ

1. ก๊าซค้ำเชื้อเพลิงที่ระเหยได้ โดยการทำให้เย็น
2. เมื่อสารนี้ถูกเผาไหม้จะสร้างตัวกันความร้อน หรือฉนวนความร้อน แล้วกักเชื้อเพลิงโดยการใช้การส่งผ่านความร้อน (Heat transfer)
3. การเกิดปฏิกิริยาควENCHING) ของสายโซ่พอลิเมอร์ในเวลาไฟ โดยการเติมอนุมูลอิสระที่เหมาะสม

ฉ. พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers)

ถูกเติมลงไปในพลาสติก เพื่อปรับปรุงสมบัติในการไหลของพลาสติก ความสามารถในการเข้ากระบวนการ (processability) และลดความเปราะของผลิตภัณฑ์โดยการลดอุณหภูมิการเป็นแก้ว (Tg) ให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการผลิต

พลาสติไซเซอร์ควรเป็นสารที่เข้ากันได้กับพอลิเมอร์ มีความดันไอต่ำ และมีอัตราการแพร่เข้าในพอลิเมอร์สูง

ชนิดของพลาสติไซเซอร์ ได้แก่

- ฟทาเลตเอสเทอร์ (Phthalate ester) ใช้ในปริมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณรวมของพลาสติไซเซอร์ที่ใช้ทั้งหมด เช่น ได (2-เอทิล เฮกซิล) ฟทาเลต (Di(2-ethyl hexyl) phthalate) ไดออกทิลฟทาเลต (Dioctyl phthalate) มักใช้กับพอลิไวนิลคลอไรด์

- ฟอสเฟตเอสเทอร์ (Phosphate ester) เช่น ไตรครีซิลฟอสเฟต (Tricresyl phosphate)

- อะดิเปต (Adipates) อะซีเลต (Azelates) โอลีเอต (Oleates) และ ซีบาเคต (Sebacates) ใช้มากในเรซินวานิลเพื่อปรับปรุงความสามารถในการยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ (low temperature flexibility)


- อีพอกซี (Epoxy) ถูกผลิตโดยใช้ อีพอกซีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (epoxy hydrogen peroxide) ทำปฏิกิริยากับน้ำมันพืชที่ผ่านการต้มตัว และกรดไขมัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- เอสเทอร์ของกรดไขมัน ได้จากธรรมชาติใช้ในการลดต้นทุน
 - อนุพันธ์ของไกลคอล ใช้เป็นสารหล่อลื่น และ สารช่วยถอดแบบ(mould release agent)
 - เอาน์คของกาวะกัน ใช้กับเซลลูโลสเอสเทอร์ (cellulose ester) เรซินฟีนอลิก (phenolic resin) เรซินอะมิโน(amino resin)
 - ไฮดรคาร์บอนและอนุพันธ์ ใช้เป็นพลาสติกไฮเซอรัอันดับสอง
- ซ.สารเพิ่มความเสถียร (Stabilizers)

พอลิไวนิลคลอไรด์ผสมสูตรจะสลายตัวได้ เนื่องจากความร้อน(ขณะอยู่ในกระบวนการ)และแสง มีกลไกปฏิกิริยาที่แตกต่างกันมากมายเกิดขึ้นในขณะที่เกิดการสลายตัว ขึ้นอยู่กับสภาวะทั่วไป ก๊าซไฮดรเจนคลอไรด์จะระเหยออกจากโครงสร้างที่เป็นพอลิอีเทนอเมลกุลของพอลิไวนิลคลอไรด์ ซึ่งผลที่เกิดตามมาคือ

1. ไฮดรเจนคลอไรด์ที่ถูกผลิตขึ้นจะ เร่งปฏิกิริยาการสลายตัวของพอลิไวนิลคลอไรด์ต่อไปเรียกว่า เกิด "autocatalysis" คือ เร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเอง
 2. โครงสร้างที่เป็นพอลิอีเทนจะทำให้เกิดสี คือ ทำให้พอลิไวนิลคลอไรด์มีสีเข้มขึ้นตามจำนวนของพันธะคู่ที่เกิดขึ้น
 3. พันธะคู่จะยับยั้งหรือกระตุ้นคลอรีนอะตอมตามตำแหน่งที่ติดกัน ทำให้คลอรีนอะตอมถูกปล่อยออกจากสายโซ่พอลิเมอร์ได้ง่าย จะทำให้มีไฮดรเจนคลอไรด์และพันธะคู่เพิ่มขึ้น
- สิ่งแรกสำหรับการเพิ่มความเสถียรแก่พอลิไวนิลคลอไรด์คือ ซัจด์ไฮดรเจนคลอไรด์ที่เกิดขึ้นออกไป ก่อนที่จะทำปฏิกิริยาต่อไปกับสายโซ่พอลิเมอร์ ก๊าซไฮดรเจนคลอไรด์มีความเป็นกรดถูกทำให้เป็นกลางโดยการทำปฏิกิริยากับเบสเช่น ตะกั่วคาร์บอเนต



$2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb(OH)}_2$ เป็นสารเพิ่มความเสถียรที่ดี แต่มีความเป็นพิษเนื่องจาก

ตะกั่วที่มีอยู่จะทำให้พลาสติกที่ขุ่น เป็นสาเหตุให้เกิดครุพุนเนื่องจากการระเหยของก๊าซ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คาร์บอนไดออกไซด์ ถ้ามีมากเกินไป ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือไฮโดรเจนซัลไฟด์จะทำให้เกิดตะกั่วซัลไฟด์ ซึ่งมีสีค้ำเป็นสาเหตุของการที่ผลิตภัณฑ์พอลิไวนิลคลอไรด์ มีสีค้ำขึ้น

สารเพิ่มความเสถียรจากพวกตะกั่วมักใช้ไม่เกิน 5 phr และส่วนใหญ่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเบ็ดอกไหมสายไฟฟ้า ท่อ แผ่นบุพื้น

- สารเพิ่มความเสถียรจากพวกสารประกอบอินทรีย์ของดีบุก (Organo-tin)

เป็นสารเพิ่มความเสถียรที่มีราคาแพง แต่ใช้ในปริมาณน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ พอลิไวนิลคลอไรด์ที่มีสารพวกนี้เป็นผลึกใส จึงเหมาะสมสำหรับใช้ผลิตขวด อย่างไรก็ตาม ยกเว้นสารประกอบของดีบุกที่มีหมู่ไทโอ (thio tin) เช่น ออกทิลไทโอทิน (octyl - thio tin) ไม่เหมาะสมสำหรับผลิตขวดเพราะสารพวกนี้เป็นพิษต่อมนุษย์ ตัวที่นิยมใช้มากคือ ไดบูทิลดีลอรเท (dibutyl tin dilaurate ,DBTL)

- สารเพิ่มความเสถียรจากเกลือโลหะและสบู่

ได้จากกรดอินทรีย์ของแบเรียม แคดเมียม แคลเซียม และสังกะสี เช่น สังกะสีออกทेट (zinc octoate) อย่างไรก็ตาม มักไม่ใช้สารพวกนี้อย่างเดียวแต่ใช้ร่วมกับสารอื่น ๆ ซึ่งจะให้เกิดที่เรียกว่า "Synergistic effect" คือ ผลของของผสมของสารเพิ่มความเสถียรจะให้ผลมากกว่าผลของแต่ละตัวรวมกัน

เช่น - ใช้ แคดเมียมออกทेट : พอลิไวนิลคลอไรด์จะเป็นสีค้ำใน 2 ชั่วโมง

(Cadmium Octoate)



- ใช้ แบเรียมริซินเลต : พอลิไวนิลคลอไรด์ จะเป็นสีค้ำใน 3.5 ชั่วโมง

(Barium Ricinoleate)

- ใช้ แคดเมียมออกทेट ร่วมกับ : พอลิไวนิลคลอไรด์จะเป็นสีค้ำใน 15 ชั่วโมง

แบเรียมริซินเลต

สารเพิ่มความเสถียรชนิดนี้จะทำปฏิกิริยากับคลอรีนอะตอมที่ห่วงไว และแทนที่คลอรีนอะตอมนั้นด้วยหมู่ของกรดอินทรีย์จากสารเพิ่มความเสถียร ตัวอย่างเช่น



แต่แคดเมียมคลอไรด์ (CdCl₂) เป็นกรด และสามารถก่อให้เกิดการสลายตัวของพอลิไวนิลคลอไรด์ได้ค่อนข้างเร็ว หน้าของสารประกอบแบเรียม คือช่วยทำให้กรดนี้เป็นกลาง



สารประกอบฟอสไฟต์(phosphite) และอีพอกไซด์(epoxide) บางครั้งอาจถูกเติมลงไปในสูตรผสมของพอลิไวนิลคลอไรด์ ซึ่งมีสารเพิ่มความเสถียรที่มีหมู่ของโลหะหลายชนิดผสมกัน ซึ่งจะเห็นผลที่เรียกว่า "synergistic effect" โดย

- a) สารประกอบอินทรีย์ของฟอสไฟต์ (organo-phosphites) จะไปก่อให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับแคดเมียมคลอไรด์

b) อีพอกไซด์ (epoxide) เช่น น้ำมันถั่วเหลืองที่ผ่านการอีพอกไซด์แล้ว(epoxidised soy bean oil) กระทบปฏิริยากับก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ที่เกิดขึ้น



สารเพิ่มความเสถียรพวกสบู่ของโลหะ ได้แก่

- แคลเซียม/แบเรียม เช่น แคลเซียม/แบเรียมฟิเนต(Cd/Ba Phenate)
- แคลเซียม/แบเรียม/สังกะสี จะช่วยให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
- แคลเซียม/สังกะสี ไม่เป็นพิษ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

สารเพิ่มความเสถียรที่ใช้กันมากได้แก่ แคลเซียม/แบเรียมฟิเนต

น้ำมันอีพอกไซด์(Epoxidised oil)

ทริส-นนิล ฟีนิล ฟอสไฟต์(Tris-nonyl phenyl phosphite ,TNPP)

สังกะสีออกทเวต(Zinc-octoate)

2.2 หน้ำสลาบทลวง (1), (2), (3), (9)

ชื่อพฤกษศาสตร์	<i>Typha angustifolia</i> Linnaeus
ชื่อวงศ์	TYPHACEAE
ชื่อสามัญ	Lesser reedmace , Narrow leaved cattail
ชื่อทั่วไป	กกข้าง , หน้ำคอกธูป , ธูปถายี

หน้ำสลาบทลวงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledons) จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน (tropical regions) ที่มีฝนตกชุก เช่น ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีนและอินเดีย เป็นพืชลาคันอ่อนที่เจริญเติบโต และขยายพันธุ์ได้ดีในพื้นที่ที่มีน้ำขังตลอดเวลา (marsh herbs)

ลาคันเป็นเหง้าอยู่ติดพื้นดิน มีก้านใบห่อหุ้มไว้ ใบชูขึ้นเหนือพื้นดินประมาณ 1.5 - 2.5 เมตร ใบจะถี่เกลียวเล็กน้อยประมาณ 2-3 รอบ ปลายใบเรียวแหลมช่วงกว้างที่สุดประมาณ 10-12 มิลลิเมตร ขอบใบคมมาก แต่กลางใบบุนเล็กน้อย ภายในจะมีเส้นใยกันเป็นช่อง ๆ คล้ายก้านกล้วย มีก้านดอกชูขึ้นจากกลางลาคันสูงประมาณ 75-125 เซนติเมตร ดอก เกสรตัวผู้จะอยู่ค้ำบนของ เกสรตัวเมียห่างกันประมาณ 2 เซนติเมตร เมื่อผสมพันธุ์แล้วดอก เกสรตัวผู้จะโรยไป ส่วนดอก เกสรตัวเมียจะกลายเป็นผล

พืชในวงศ์เดียวกันกับหน้ำสลาบทลวง (*Typha* Linn./TYPHACEAE) มีอีกประมาณ 10 ชนิดได้แก่ *T. latifolia* *T. shutterworthii* พบในยุโรปและอเมริกาสำหรับในประเทศไทย พบแต่ *T. angustifolia* ซึ่งในสมัยแรก เรียกว่า *T. elephantina* เนื่องจากมีขนาดสูงใหญ่ที่สุดจนบรรดาพืชวงศ์เดียวกัน นอกจากในประเทศไทยแล้วหน้ำสลาบทลวง (*T. angustifolia*) จะพบมากในประเทศจีน ฟิลิปปินส์ และอินเดีย

เนื่องจาก หน้ำสลาบทลวงเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งซึ่งชอบขึ้นตามทุ่งร้างที่มีน้ำขัง นมีประโยชน์ทางการเกษตร จึงได้มีการวิจัยศึกษานาหน้ำสลาบทลวงและพืชวงศ์เดียวกันมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น

- ปี 1983 - การศึกษาการกลั่นสลายเยื่อไม้ของพื้กาสลาบหลวงเป็นแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับแก๊สโซลีน ศึกษใช้ *T. latifolia*
- การสังเคราะห์หิซิลิก้าโดยการเผา ศึกษใช้ *T. angustifolia*
- ปี 1984 - การนำมาเป็นพืชปรับปรุงสภาพผิวดิน ศึกษใช้ *T. latifolia*
- ปี 1986 - ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียของ (sewage sludge) ศึกษใช้ *T. latifolia*
- ปี 1987 - ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยอากาศ ศึกษใช้ *T. angustifolia*
- ใช้ทำแผ่นป้าย (particle board) ศึกษใช้ *T. latifolia*
- ปี 1988 - ใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก เช่น เหล็ก แมงกานีสในระบบบำบัดน้ำเสีย ศึกษใช้ *T. latifolia*
- ใช้เป็นตัวหาให้น้ำที่ผ่านจากการบำบัดแล้วมีความบริสุทธิ์มากขึ้นโดยผ่านน้ำใบตามลาธารที่ปลูกพื้กาสลาบหลวงไว้ ศึกษใช้ *T. angustifolia*
- ปี 1989 - ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของกรด ปิโตรเลียมและโลหะตะกั่ว-สังกะสี ศึกษใช้ *T. latifolia*
- พบสารที่เป็นแอนติฮีโมราจิก (antihemorrhagic) ศึกษใช้ *T. latifolia*
- ปี 1990 - ใช้ในระบบบำบัดน้ำทิ้งจากเหมืองถ่านหิน ศึกษใช้ *T. latifolia*

ข้อมูลข้างต้นเป็นการศึกษาจากต่างประเทศทั้งสิ้น ศึกษส่วนใหญ่นำมาใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนในประเทศไทย มีการนำใบพื้กาสลาบหลวงมาตากแห้ง แล้วทอเป็นเส้นแด้บรากลว่า เบาะและซาดง่ายน่มเหนียวเหมือนกก จึงน่มเป็นที่นิยม

จะเห็นได้ว่าพื้กาสลาบหลวง เป็นวัชพืชที่มีประโยชน์น้อยมากถูกปล่อยย้าทิ้งร้างร้างานทุกภูมิภาค จึงเกิดความคิดที่จะหาประโยชน์ในด้านอื่น ศึกษการนำมาทำเป็นสารตัวเติมเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของพลาสติกในการที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากสังเกตเห็นว่าเส้นใยจากใบพื้กาสลาบ . . . มีความเหนียวพอสมควร นำที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านนี้ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 ผักตบชวา (8),(9),(10)

ชื่อพฤกษศาสตร์ *Eichhornia crassipes*(Mart) Solms

ชื่อวงศ์ PONTEDERIACEAE

ชื่อสามัญ Water hyacinth

ชื่อทั่วไป ผักตบชวา

ผักตบชวาจัดได้ว่าเป็นวัชพืชน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุด ในโรงทดลองเวลาหนึ่งศตวรรษที่พืชนิคมนี้แพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ กว่า 50 ประเทศในเขตร้อนและกึ่งร้อนทั่วโลกนั้น ไม่มีที่ใดเลยที่จะเอาชนะพืชนิคมนี้ได้ ในทางตรงกันข้ามผักตบชวาได้สร้างความลำบากและก่อให้เกิดปัญหานานัปการแก่วงการต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ การที่ผักตบชวาสามารถที่จะดำรงพันธุ์อยู่ได้ทั้ง ๆ ที่มนุษย์พยายามกำจัด เพราะผักตบชวามีความสามารถพิเศษหลายอย่าง เช่น มีกำลังการผลิตสูงมาก มีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงมาก เพราะในแต่ละใบสามารถที่จะกางรับแสงได้เต็มที่และใบยังใช้แทนใบเรือเพื่อรับลมสำหรับลอยตามกระแสน้ำ และบางครั้งอาจลอยตามกระแสน้ำขึ้นไปได้ถึงแม้ผักตบชวาจะเป็นพืชน้ำลอยน้ำ แต่ถ้ามันแห้งลงผักตบชวาก็ปรับตัวเข้ากับสภาพน้ำแห้งได้โดยการหยั่งรากลงในโคลน ต้นที่แข็งแรงจะลดขนาดลงเหลือเป็นต้นแคระมีก้านใบสั้นเพียง 1-2 เซนติเมตร ซึ่งปกติแล้วในขณะที่มีน้ำอย่างบริบูรณ์จะยาวถึง 90 เซนติเมตร เมื่อถึงหน้าน้ำผักตบชวาก็จะรอดตายและหลุดลอยจากต้น แล้วเริ่มแตกใบใหม่และค่อยเจริญเติบโตขึ้นเหมือนสภาพปกติ นอกจากนี้ผักตบชวายังสามารถที่จะทนอยู่ในน้ำเค็มได้ในเวลาสั้น ๆ จากการที่มีสมบัติหลายประการนี้เอง ทำให้ผักตบชวากระจายไปอย่างกว้างขวางและทำความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์มากมาย มนุษย์ก็ได้แต่เพียงควบคุมมันสามารถกำจัดได้อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามผักตบชวาก็ยังมีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยดูดซับสารมลพิษได้จากการวิจัยพบว่าผักตบชวาสามารถดูดธาตุโลหะหนัก 7 ชนิดได้แก่แมงกานีส สังกะสี ทองแดง นิกเกิล โครเมียม ตะกั่ว และแคดเมียมได้ปริมาณสูงมากเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่มีอยู่ในน้ำ ความสามารถในการลดขบวนการของปริมาณโลหะหนักที่มีอยู่ในน้ำและประสิทธิภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการดูดซับโลหะหนักขึ้นตรงกับมวลน้ำหนักต่อตันของผักตบชวา รากและลำต้นผักตบชวา
ดูดซับโลหะหนักได้ดีกว่าส่วนของใบและก้าน ผักตบชวาสามารถดูดซับสารฆ่าแมลงอีกหลาย
ชนิด เช่น แอลฟาบีเอชซี ลินเคน เฮปคาคลอ และ เฮปคาคลออีพอกไซด์ อัลคริน
ทีลคริน คีดีที และอนพันท์ได้ดีกว่าพืชน้ำอื่น ๆ

แม้ว่าผลการศึกษาวิจัย แสดงให้เห็นว่าผักตบชวาสามารถดูดซับสารมลพิษชนิดต่าง ๆ
ในน้ำได้ดี ในทางปฏิบัติ การใช้ผักตบชวาช่วยกรองน้ำให้สำเร็จได้ผลดีนั้น ต้องมีการ
ควบคุมปริมาณต้นผักตบชวาให้เหมาะสมกับพื้นที่ จักรกให้พื้นที่ผิวน้ำได้รับแสงแดดเพียงพอ
เพื่อให้มีการ เพิ่มก๊าซออกซิเจนตามธรรมชาติ เป็นผลให้คุณภาพของน้ำดีขึ้นอีกด้านหนึ่งด้วย
สาเหตุที่ต้องกำจัดผักตบชวา ผักตบชวาก่อให้เกิดปัญหาแก่งการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำดัง
ต่อไปนี้

การชลประทาน : จุดมุ่งหมายสำคัญของงานชลประทานในประเทศไทยคือการหันมา
แหล่งน้ำธรรมชาติจัดสรรน้ำเพื่อใช้ประโยชน์หลายอย่างโดยวิธีการต่าง ๆ กัน แต่การที่มี
ผักตบชวาขึ้นหนาแน่นทำให้การพัฒนาแหล่งน้ำไม่ได้ผลตามเป้าหมาย เนื่องจากผักตบชวา
จะลดการไหลของน้ำลง 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง ๆ ของผักตบชวาที่จมลงใต้น้ำก่อให้เกิด
อุปสรรคกับการระบายน้ำของฝาย ประตูระบายน้ำและอื่น ๆ ทำให้ทางเดินของน้ำเกิดขึ้น
เร็วเร็วกว่าปกติทำให้การส่งน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก และการระเหยของน้ำในที่ที่มี
ผักตบชวาจะสูงกว่าในที่ที่ไม่มีผักตบชวาประมาณ 3-8 เท่า

การเกษตร : ผักตบชวาที่เจริญขึ้นมาจะเบียด และทับข้าวจนทำให้ล้มคับแสง
สว่าง แย่งอาหารและน้ำตลอดจนเป็นที่อาศัยของศัตรูข้าว เช่น หนู และแมลงต่าง ๆ ปัญหา
นี้มักพบมากในที่นาลุ่ม

การประมง : ถ้าผักตบชวาขึ้นอย่างหนาแน่นในแหล่งน้ำ ที่ใช้เลี้ยงปลาจะทำให้เกิด
อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เนื่องจากที่ที่มีผักตบชวาขึ้นอย่างหนาแน่นจะได้รับ
ปริมาณแสงสว่างน้อยลงทำให้แพะคองคองซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำลดลงด้วย และยัง
ทำให้แหล่งน้ำขึ้นเขิน การระบายน้ำไม่สะดวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การไฟฟ้าพลังน้ำ : ผักตบชวาที่เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นในอ่างเก็บน้ำ จะหาทำอ่างน้ำ
ขึ้นเขินแย่งพื้นที่ในการเก็บน้ำ ทำให้น้ำในอ่างมีปริมาณลดลง อาจทำให้เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าอุกตันได้

ประโยชน์ที่ควรจะได้จากผักตบชวาหลังจากการกำจัดด้วยวิธีกล

1. ใช้ทำเครื่องถักสาน เมื่อเก็บผักตบชวามาแล้วก็ตัดใบออกแล้วนำก้านใบมาตาก
แห้ง แล้วนำมาสานเป็นตะกร้า กระบุง กระเป๋า เสื่อ
2. อาหารสัตว์ มีการนำผักตบชวาไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ระยะเวลาบดเอาน้ำ
ออก อบแห้งแล้วอัดเป็นเม็ด ใบผักตบชวาแห้งมีโปรตีน 11.15 เปอร์เซ็นต์ นับว่าสูง
พอสมควร
3. ทำปุ๋ย ผักตบชวามีธาตุโบรอนสูงเป็นพิเศษ ธาตุไนโตรเจน และฟอส-
ฟอรัสพอสมควร อาจนำผักตบชวาไปทำปุ๋ยได้หลายวิธี เช่น
 - ทำเป็นปุ๋ยหมัก
 - ทำวัสดุคลุมดินหรือบดย่อยแห้งและเผาเพื่อเก็บซีเ็ก
 แต่ไม่ควรนำปุ๋ยจากผักตบชวาไปใช้กับพืชที่รับประทานได้ เนื่องจากอาจมีผลของ
การสะสมโลหะหนักในร่างกายของผู้บริโภค
4. เพาะเห็ด
5. ทำก๊าซหุงต้ม ผักตบชวามีพลังงานที่สะสมไว้จากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงนำไป
ผลิตเป็นก๊าซหุงต้มโดยใช้แบคทีเรียช่วยย่อย พบว่าให้ความร้อนถึง 500-800 บีทียูต่อ
ลูกบาศก์ฟุต
6. ทำเยื่อกระดาษและกระดาษ องค์ประกอบหลักของผักตบชวา ได้แก่ ใยเซล-
ลูโลส(5)65.5เปอร์เซ็นต์ เพนทซาน(5)18.9 เปอร์เซ็นต์ ซิลิกา 0.8 เปอร์เซ็นต์
เถ้า 11.2 เปอร์เซ็นต์ และลิกนิน 7.1 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพของกระดาษที่ได้ค่อนข้างต่ำ
จึงมีการปรับปรุงคุณภาพกระดาษเดิมเส้นใยบดแก้วลงไป 15 เปอร์เซ็นต์
7. เคมบอส สามารถสกัดเอาสารต่าง ๆ เช่น แคโรทีน ฮีโมโกลบิน กรดออก-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซาชิก เป็นต้น

8. ทานแห่งเพาะซา ใจยนามาอ็คเป็นแห่งสี่เหลี่ยม อบข่าเขือจรค และใส่โยลงใบ
นาใบเพาะกล้านี้จะชวยาหักล้านี้เติบโตเร็ว

9. อาจน้าผักตบชวามาบ่นแล้วตากแดดให้แห้ง เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับปักชำ หรือ
ผสมดินเพื่อให้น้ำชุ่มชื้น มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

จะเห็นได้ว่า ผักตบชวามีประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าหากรู้จักวิธี
ควบคุมและใช้ให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ยังว่างเปล่าเมื่อผักตบชวาขึ้น
ก็ไม่ควรปล่อยให้เสียหายเลยที่เดียว ควรจะคอยควบคุมปริมาณ และคอยเก็บขึ้นมาใช้
ประโยชน์อย่างอื่น แต่ในการใช้ประโยชน์จากวัชพืชน้ำก็พึงระลึกรู้เสมอว่าการระบาดของ
วัชพืชน้ำทำให้เศรษฐกิจและผลประโยชน์ของประเทศต้องเสียหายอย่างมากมายมหาศาล

บทที่ 3

การความเป็นการวิจัย

3.1 สารเคมีและวัสดุเคมีที่ใช้

- ชยะพลาสติกานที่น้ำใช้พลาสติกไฮสโพลีไวนิลคลอไรด์
เกรดเคบีดี : บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
- สารตัวเติม จากผักตบชวา และหญ้าสลาบหลวง
- สารช่วยในการถอดแบบ : บริษัท ยูเนียนคาร์ไบด์ จำกัด

3.2 เครื่องมือที่ใช้

- กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคป
รุ่น OPTIPHOTPOT AFX-II : บริษัท Nikon
- อิเล็กตรอนสแกนนิ่งไมโครสโคป T20 : ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- เครื่องบดสองลูกกลิ้ง LRM-110 : Lab Tech Co.,Ltd
- เครื่องอัดความร้อน : Lab Tech Co.,Ltd
- เครื่องทดสอบแรงดึง S-100-C : Shimadzu Co.,Ltd
- เครื่องวัดความแข็งดูร์มิเตอร์ ซอร์เอ: รุ่น 10.25101 บริษัท Alsfaar
- เครื่องอะ เบร เซอร์ แบบ 503 : บริษัททากา(ประเทศไทย)จำกัด
- แม่แบบขนาด 12.5 * 12.5 เซนติเมตร ทน 2 มิลลิเมตร
- ไมโครมิเตอร์
- เครื่องชั่งละเอียด
- ตะแกรงร่อน ขนาด 100 และ 170 เมช

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 ขั้นตอนการทดลอง


3.3.1 การเตรียมสารตัวเติมจากพริกสลาบลองและผักคอบชวา

นำพริกสลาบลองจากบริษัท โรงงานพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผักคอบชวาจากบริษัท สระน้ำค้ำช้าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง บดล้างให้สะอาด แล้วจึงอบแห้ง ใช้เวลาประมาณ 7 วัน ที่ 70 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนำมาบดให้ละเอียด แล้วคัดให้ได้ขนาด 100 และ 170 เมช ค่ายคเคแรงร้อนจะได้สารตัวเติมที่เป็นผงละเอียด แล้วจึงนำไปอบไล่ความชื้นที่ 70 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3.1 ลักษณะพริกสลาบลองและผักคอบชวา ขนาด 100 เมช

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.2 ลักษณะหน้าสลาบล้างและผัดคบชวา ขนาด 170 เมช

3.3.2 การศึกษาสมบัติของหน้าสลาบล้างและผัดคบชวา

3.3.2.1 ศึกษาลักษณะพื้นผิวของสารตัวเติมด้วยเทคนิคอิเล็กตรอนไมโครสโคปโดยใช้เครื่อง อิเล็กตรอนสแกนิงไมโครสโคป ทหารวิเคราะห์ที่ ศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.3.2.2 หาค่าความว่างจำเพาะของสารตัวเติม โดยใช้กระบอกตวงขนาด 50 มิลลิเมตร บรรจุสารตัวเติมจากหน้าสลาบล้างลงไป แล้วกดอัดให้แน่นที่ปริมาตร 50 มิลลิเมตร หอติ นำใบชั่งน้ำหนักโดยละเอียดแล้วคำนวณค่าความว่างจำเพาะจาก

$$\text{ความหนาแน่น} = \text{ปริมาตร} / (\text{น้ำหนักที่ได้} - \text{น้ำหนักกระบอกตวง})$$

หาค่าความว่างจำเพาะของสารตัวเติมจากผัดคบชวา โดยใช้วิธีการเดียวกัน ค่าที่ได้เป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.3 การเตรียมชิ้นตัวอย่าง

ในการผสมสารตัวเติมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับพลาสติกไฮสโพลีเอทิลีนลวดอาร์ค ต้องใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานพอที่จะกระจายให้สารตัวเติมเข้าไปอยู่ในเนื้อพลาสติกได้อย่างทั่วถึง ในการทดลองนี้ได้ใช้เครื่องบดสองลูกกลิ้งในการผสม ทั้งนี้

ชั่งน้ำหนักพลาสติก 100 กรัมและ สารตัวเติม 5 10 20 และ 30 กรัม ตามลำดับ กระจายสารตัวเติมทั้งสองชนิดขนาด 100 และ 170 เมช


สำหรับเครื่องบดสองลูกกลิ้งต้องทำการอุ่นเครื่องให้ร้อนก่อน โดยตั้งอุณหภูมิสำหรับ ลูกกลิ้งหน้า 150 องศาเซลเซียส ลูกกลิ้งหลัง 140 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10-20 นาที จากนั้นตั้งระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีแรงพอเหมาะไม่บีบพลาสติกให้ล้นออกมามากจนเกินไป แล้วจึงนำพลาสติกเข้าไปบด เมื่อพลาสติกหลอมหมดและติดลูกกลิ้งดีแล้ว (ใช้เวลา 5 นาที) จึงเริ่มเติมสารตัวเติมลงไปอย่างช้า ๆ เพื่อให้สารตัวเติมผสมเข้าไปในพลาสติกที่ละลายแล้ว แต่ต้องใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที มิฉะนั้นสารตัวเติมจะไหม้ ในระหว่างที่เติมสารตัวเติมเข้าไป ใช้มีดคั่นให้แถบของพลาสติกหลอมเกิดการหนึบเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น และปรับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งประมาณ 2 มิลลิเมตร จากนั้นจึงนำพลาสติกที่ผสมแล้วออกจากเครื่อง เพื่อนำไปขึ้นรูปต่อไป




รูปที่ 3.3 เครื่องบดสองลูกกลิ้ง

ในการขึ้นรูปขึ้นตัวอย่างด้วยเครื่องอัดความร้อน ได้แผ่นพลาสติกซึ่งผสมเสร็จแล้ว วางลงบนแม่แบบขนาด 62.5×62.5 เซนติเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ซึ่งฉีดสารช่วยถอดแบบ (ซิลิโคน) ไว้ทั้งสองด้าน จากนั้นจึงนำเข้าเครื่องอัดความร้อน ให้ความร้อนนานขั้นต้น (preheat) ที่ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที แรงดัน 20 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร แล้วจึงอัดด้วยแรงดัน 100 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร เป็นเวลา 4 นาที อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.4 แม่แบบที่ใช้เตรียมชิ้นตัวอย่าง



รูปที่ 3.5 เครื่องอัดความร้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากนั้น จึงนำแม่แบบออกจาก เครื่องอัดความร้อน ทำให้เย็นจนใช้แรงดัน 100 กิโลกรัมแรงต่อตาราง เซนติเมตร เป็นเวลา 3 นาที แล้วจึงนำแม่แบบออกจาก เครื่อง แกะชิ้นตัวอย่างออกจากแม่แบบ มาทำการทดสอบทางกายภาพ

3.3.4 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นตัวอย่าง

3.3.4.1 การหาค่าความแข็งแรงดึง ตามมาตรฐาน ASTM D638-86 นำชิ้น ตัวอย่างที่ขึ้นรูปแล้วมาตัด เป็นชิ้นทดสอบรูปคัมพ์เบลล์ จากนั้นจึงกำหนดระยะความยาวบนชิ้น ตัวอย่าง 2.5 เซนติเมตรหรือ 1 นิ้ว คั่งรูป



รูปที่ 3.6 มีดตัดรูปคัมพ์เบลล์

ทำการวัดความหนาของชิ้นทดสอบภายในระยะที่กำหนด 3 ค่าและวัดความกว้างของ ชิ้นทดสอบ 3 ค่า แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยของความกว้างและความหนา ค่าทั้งสองจะให้เป็น ที่ หน้าตัดของบริเวณที่รับแรง จากนั้นนำไปทดสอบความแข็งแรงดึง โดยจะใช้สภาวะในการ ทดสอบคือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเร็วแท่นขาง (cross-head speed) 50 มิลลิเมตรต่อนาที

แรงที่ใช้ (load select) 50 กิโลกรัมแรง

สัดส่วนความเร็ว 1 : 1

นำค่าที่ได้ไปคำนวณ ความแข็งแรงดึง เบอร์ เซ็นต์การยืคที่จุดขาด และ ค่ามอดูลัสที่จุดขาดจากสมการต่อไปนี้

$$\text{ความแข็งแรงดึง} = \text{แรงดึงที่จุดขาด} / \text{พื้นที่หน้าตัด}$$

มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร หรือคูณด้วย 9.8 มีหน่วยเป็น เมกะปาสคาล(MPa)


$$\text{เบอร์ เซ็นต์การยืคที่จุดขาด} = (\text{ความยาวที่เปลี่ยนไป} / \text{ความยาวเริ่มต้น}) * 100$$

$$\text{ค่ามอดูลัสที่จุดขาด} = \text{ความแข็งแรงดึง} / (\text{ความยาวที่เปลี่ยนไป} / \text{ความยาวเริ่มต้น})$$

มีหน่วยเดียวกับ ความแข็งแรงดึง

3.3.4.2 การหาค่าความแข็ง ตามมาตรฐาน ASTM D2240-86

โดยใช้เครื่องคูร์มิเคอร์ ชอร์ เอ ปรับระดับแท่นให้อยู่ในแนวระดับ ปรับระยะระหว่าง เข็มที่เข้าวัดกับแท่นวางขึ้นทดสอบให้มีระยะห่าง เท่ากับดัดลบโลหะ ซึ่งเป็นระยะห่างมาตรฐานของ เครื่องมือ จากนั้นเตรียมขึ้นทดสอบให้มีความหนาเท่ากับระยะห่างมาตรฐาน ทหารวัดโดยกดคันโยก เพื่อให้แท่นโลหะยกขึ้นทดสอบขึ้น ไปสัมผัสกับเข็มวัด กดค้างไว้เป็นเวลา 15 วินาที ทหารวัดซ้ำอีก 5 ค่า แล้วนำมาหาค่าความแข็งเฉลี่ย



รูปที่ 3.7 เครื่องวัดความแข็ง

3.3.4.3 การหาค่าความหนาแน่น ตามมาตรฐาน ASTM D792-86

จดใช้พิคลินมิเตอร์ มีวิธีการดังนี้ ชั่งน้ำหนักพิคลินมิเตอร์เปล่า แล้วเติมน้ำกลั่นน้ำให้เต็ม นำเบซึ่งน้ำหนัก จากนั้นจึงชั่งน้ำหนักขึ้นทดสอบ แล้วนำน้ำปราศจากพิคลินมิเตอร์ที่มีน้ำอยู่เต็ม ชั่งน้ำหนักพิคลินมิเตอร์ที่มีน้ำและขึ้นทดสอบ ค่าที่ได้ทั้งหมดนำไปคำนวณตามสมการ

$$\text{ค่าความหนาแน่น} = (S * D) / [(S + B) - C]$$

D = ความหนาแน่นของน้ำที่ 25 องศาเซลเซียส

= 0.9998 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร

S = น้ำหนักขึ้นทดสอบในอากาศ

B = น้ำหนักพิคลินมิเตอร์ที่มีน้ำอยู่เต็ม

C = น้ำหนักพิคลินมิเตอร์ที่มีน้ำและขึ้นทดสอบอยู่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.4.4 การหาค่าความทนทานการสึกหรอตามมาตรฐาน ASTM D 1242-56

ใช้เครื่องอะเบรเชอร์ ฌมเดล 503 โดยความอนุเคราะห์จาก บริษัท บากา(ประเทศไทย)จำกัด เตรียมชิ้นตัวอย่างความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร และเจาะรูตรงกลางเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตรทำการวัดโดยใช้ความเร็วหินขัด 2000 รอบ ซึ่งนำหนักชิ้นตัวอย่างก่อนและหลังทำการวัด แล้วคำนวณค่าความทนทานการสึกหรอ หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ 2000 รอบ (น้ำหนักที่หายไปหารด้วยความหนาแน่น)

(น้ำหนักหลังทดสอบ-น้ำหนักก่อนทดสอบ)

ค่าความทนทานการสึกหรอ = $\frac{\text{น้ำหนักที่หายไป}}{\text{พื้นที่ผิวสัมผัส}}$

ความหนาแน่นของชิ้นงาน

บทที่ 4

ผลการวิจัยและวิจารณ์

4.1 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารตัวเติม


4.1.1 ความต่างจากเพาะของสารตัวเติม

สารตัวเติม	ขนาด(เมช)	ความต่างจากเพาะ
ห้กัสลาบหลวง	170	0.29
ห้กัสลาบหลวง	100	0.31
ฝ้กัคบชวา	170	0.22
ฝ้กัคบชวา	100	0.23


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.2 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของสารตัวเติมโดยใช้กล้องอิเล็กตรอนสแกนนิ่ง

ไมโครสโคป




รูปที่ 4.1 ลักษณะพื้นผิวของพริกสลาบหลวงขนาด 170 เมช ที่ทำสังขยา 50 เท่า




รูปที่ 4.2 ลักษณะพื้นผิวของพริกสลาบหลวงขนาด 170 เมช ที่ทำสังขยา 200 เท่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.3 ลักษณะพื้นผิวของผ้าสลาบลอนขนาด 170 เมช ที่กำลังขยาย 1000 เท่า




รูปที่ 4.4 ลักษณะพื้นผิวของผ้าสลาบลอนขนาด 100 เมช ที่กำลังขยาย 50 เท่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.5 ลักษณะพื้นผิวของฟิวส์ลาบหลวงขนาด 100 เมช ที่กำลังขยาย 200 เท่า




รูปที่ 4.6 ลักษณะพื้นผิวของฟิวส์ลาบหลวงขนาด 100 เมช ที่กำลังขยาย 1000 เท่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.7 ลักษณะพื้นผิวของผักคตบวขนาด 170 เมช ที่ทำสังขยา 50 เท้า




รูปที่ 4.8 ลักษณะพื้นผิวของผักคตบวขนาด 170 เมช ที่ทำสังขยา 200 เท้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.9 ลักษณะพื้นผิวของผกคบขาวขนาด 170 เมช ที่กำลังขยาย 1000 เท่า




รูปที่ 4.10 ลักษณะพื้นผิวของผกคบขาวขนาด 100 เมช ที่กำลังขยาย 50 เท่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.11 ลักษณะพื้นผิวของผัดคบขวานขนาด 100 เมช ที่กำลังขยาย 200 เท่า



รูปที่ 4.12 ลักษณะพื้นผิวของผัดคบขวานขนาด 100เมช ที่กำลังขยาย 1000 เท่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติของพลาสติกที่เติมสารตัวเติม

4.2.1 ผลของการขึ้นรูปขึ้นตัวอย่างทั้งในกรณีที่เติมและไม่เติมสารตัวเติม


จากการสังเกตพบว่าในระหว่างการผสมบนเครื่องบดสองลูกกลิ้งนั้น สารตัวเติมสามารถรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกับพลาสติก ซึ่งปริมาณสารตัวเติมที่ใช้ไม่ควรเกิน 30 ส่วนในร้อยส่วนของพลาสติก เพราะหากใช้ในปริมาณมากกว่านี้ เมื่อนำพลาสติกไปขึ้นรูป จะทำให้เกิดรอยแตกบนผลิตภัณฑ์ที่ได้ และอุณหภูมิที่ใช้อุ่นในช่วง 145-150 องศาเซลเซียส เวลา 12-15 นาที ถ้าใช้เวลาและอุณหภูมิสูงกว่านี้สารตัวเติมจะไหม้

4.2.2 ผลการศึกษาการกระจายตัวของสารตัวเติมในพลาสติกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ที่กำลังขยาย 100 เท่าแสดงดังรูป



รูปที่ 4.13 ลักษณะการกระจายตัวของพลาสลาสขนาดเล็ก 170 เมช ปริมาณ 5 phr

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.14 ลักษณะการกระจายตัวของใยสลาบลางขนาด 170 เมช ปริมาณ 10 phr



รูปที่ 4.15 ลักษณะการกระจายตัวของใยสลาบลางขนาด 170 เมช ปริมาณ 20 phr

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.16 ลักษณะการกระจายตัวของใยสลาบลวงขนาด 170 เมช ปริมาณ 30 phr




รูปที่ 4.17 ลักษณะการกระจายตัวของใยสลาบลวงขนาด 100 เมช ปริมาณ 5 phr

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.18 ลักษณะการกระจายตัวของพัวสลาบหลวงขนาด 100 นาโนเมตร ปริมาณ 10 phr




รูปที่ 4.19 ลักษณะการกระจายตัวของพัวสลาบหลวงขนาด 100 นาโนเมตร ปริมาณ 20 phr

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.20 ลักษณะการกระจายตัวของผกตบชวาขนาด 170 เมช ปริมาณ 5 phr




รูปที่ 4.21 ลักษณะการกระจายตัวของผกตบชวาขนาด 170 เมช ปริมาณ 10 phr

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.22 ลักษณะการกระจายตัวของผกตบชวาขนาด 170 เมช ปริมาณ 20 phr




รูปที่ 4.23 ลักษณะการกระจายตัวของผกตบชวาขนาด 170 เมช ปริมาณ 30 phr

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.24 ลักษณะการกระจายตัวของฝักคบชวาขนาด 100 เมช ปริมาณ 5 phr



รูปที่ 4.25 ลักษณะการกระจายตัวของฝักคบชวาขนาด 100 เมช ปริมาณ 10 phr

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.26 ลักษณะการกระจายตัวของฟลักบสีขาวขนาด 100 เมช ปริมาณ 20 phr


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.3 ผลการทดสอบหาค่าความแข็งแรงดึง

สารตัวเติม	ขนาด(เมช)	ปริมาณ (phr)	ค่าความแข็งแรงดึง(kg/mm^2)
พริกาสลาบหลวง	170	5	115.86
		10	110.88
		20	87.30
		30	81.31
พริกาสลาบหลวง	100	5	129.16
		10	109.56
		20	119.05
ผักตบชวา	170	5	112.88
		10	113.50
		20	99.99
		30	81.47
ผักตบชวา	100	5	127.40
		10	131.52
		20	93.00
ไม่เติมสารตัวเติม	-	-	138.53

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิจารณ์ จากการทดลองพบว่า ค่าความแข็งแรงดึงของพลาสติกที่เติมสารตัวเติมทั้งสองชนิด ต่างก็มีค่าต่ำกว่าพลาสติกที่เติมสารตัวเติมอาจเนื่องมาจาก เมื่อสารตัวเติมเข้าในแทรกในเนื้อพลาสติกอนุภาคของสารตัวเติมจะขัดขวาง การยึดเกาะระหว่างอนุภาคของพลาสติกทำให้แรงยึดเกาะระหว่างอนุภาคของพลาสติกมีค่าลดลง หรือความสามารถในการยึดเกาะกันของอนุภาคพลาสติกมีน้อยลง จึงใช้แรงในการดึงน้อยลง เป็นผลให้ค่าความแข็งแรงดึงลดลง



T170 คือพลาสติก ไส้พอลิไวนิลคลอไรด์ผสมสารตัวเติมที่ได้จากฟุ้งสลาบลวง

ขนาดอนุภาค 170 เมช

V170 คือพลาสติก ไส้พอลิไวนิลคลอไรด์ผสมสารตัวเติมที่ได้จากผักคนชวา


ขนาดอนุภาค 170 เมช

ค่าความแข็งแรงดึงของพลาสติก ไส้พอลิไวนิลคลอไรด์ผสมสารตัวเติม

ที่ได้จากฟุ้งสลาบลวงและผักคนชวาขนาดอนุภาค 170 เมช ในปริมาณต่าง ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับการเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ญาติเห็นใบเซปจะโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Tensile strength at break plasticize PVC with filler 100 mesh



T100 คือพลาสติกไซส์พอลิไวนิลคลอไรด์ผสมสารตัวเติมที่ได้จากหญ้าสลาบลวง
ขนาดอนุภาค 100 เมช

V100 คือพลาสติกไซส์พอลิไวนิลคลอไรด์ผสมสารตัวเติมที่ได้จากผักคตบชา
ขนาดอนุภาค 100 เมช

ค่าความแข็งแรงดึงของพลาสติกไซส์พอลิไวนิลคลอไรด์ผสมสารตัวเติม
ที่ได้จากหญ้าสลาบลวงและผักคตบชาขนาดอนุภาค 100 เมช ในปริมาณต่าง ๆ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.4 ผลการทดสอบหาค่าเปอร์เซ็นต์การยึกที่จุดขาด

สารตัวเติม	ขนาด(เมช)	ปริมาณ(phr)	เปอร์เซ็นต์การยึกที่จุดขาด
ไม่เติม	-	-	165.01
หน้าสลาบลาง	170	5	149.50
		10	102.92
		20	79.17
		30	53.33
หน้าสลาบลาง	100	5	137.50
		10	128.75
		20	100.00
ผักคบชวา	170	5	117.92
		10	95.83
		20	62.50
		30	29.17
ผักคบชวา	100	5	133.33
		10	129.17
		20	79.17

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตเห็นไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิจารณ์ จากการทดลองพบว่าค่า เบอร์ เซ็นต์การยืดที่จุดขาดของพลาสติกที่เติมสารตัวเติม ทั้งสองชนิด มีค่าต่ำกว่าพลาสติกที่เติมสารตัวเติมอาจเนื่องมาจาก พลาสติกที่เติมมีสาร ตัวเติมเข้าไปในขบวนการนั้น มีการพันกันระหว่างโมเลกุล (entanglement) เมื่อให้แรง เข้าไป สายโซ่โมเลกุลที่เกิดการพันกันจะสามารถยืดได้อย่างเต็มที่จนถึงจุดขาด แต่เมื่อ มีสารตัวเติมเข้าไปในขบวนการจะทำให้ไม่สามารถยืดได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิม และหากก่อน ที่จะถึงจุดขาดที่แท้จริงทำให้ได้ค่า เบอร์ เซ็นต์การยืดที่จุดขาดต่ำลง




ค่า เบอร์ เซ็นต์การยืดที่จุดขาดของพลาสติก โซลโฟลิวไนลคลอไรด์ผสม

สารตัวเติมที่ได้จากเปลือกถั่วเหลืองและผักคตบชวา ขนาดอนุภาค 170 เมช

ที่ปริมาณต่าง ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

% Elongation at break plasticize PVC with filler 100 mesh



ค่าเบร็คขึ้นกับการยึดที่จุดขาดของพลาสติกไพลีสโพลีไวนิลคลอไรด์ผสม

สารตัวเติมที่ได้จากหินปูนสลาบล้างและฝักตบชวานาคอนุภาค 100 เมช ๖น

ปริมาณต่าง ๆ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.5 ผลการทดสอบหาค่ามอดูลัสที่จุดขาด

สารตัวเติม	ขนาด(เมช)	ปริมาณ(phr)	ค่ามอดูลัสที่จุดขาด(kg/mm ²)
ไม่เติม	-	-	85.35
หน้าสลาบลวง	170	5	86.97
		10	116.91
		20	127.26
		30	157.02
หน้าสลาบลวง	100	5	86.02
		10	101.41
		20	106.22
ผักคบชวา	170	5	114.40
		10	127.03
		20	176.01
		30	301.52
ผักคบชวา	100	5	95.58
		10	102.22
		20	108.24

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Modulus at break plasticize PVC with filler 100 mesh



ค่ามอดูลัสที่จุดขาดของพลาสติก ไชส์พอลิ วนิลคลอไรด์ผสมสารตัวเติม

ที่ได้จากพลาสติกสลาบลวงและผักตบชวาขนาดอนุภาค 100 เมช ในปริมาณต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


4.2.6 ผลการทดสอบหาค่าความแข็ง

สารตัวเติม	ขนาด(เมช)	ปริมาณ(phr)	ค่าความแข็ง(ชอร์ เอ)
ไม่เติม	-	-	81.93
พริกาสลาบหลวง	170	5	84.26
		10	85.01
		20	88.30
		30	88.43
พริกาสลาบหลวง	100	5	84.85
		10	87.45
		20	88.35
ผักคบชวา	170	5	86.31
		10	93.00
		20	93.80
		30	95.12
ผักคบชวา	100	5	83.71
		10	87.55
		20	88.89

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิจารณ์ จากการทดลองพบว่า ค่าความแข็งของพลาสติกที่เติมสารตัวเติมมีค่าสูงกว่าพลาสติกที่ไม่เติมสารตัวเติมเป็นผลเนื่องมาจาก ส่วนประกอบของชิ้นงานที่ได้ มีปริมาณสารตัวเติมมากขึ้นทำให้ความแข็งเพิ่มขึ้น

Hardness plasticize PVC with filler 170 mesh




ค่าความแข็งของพลาสติก ไชล์โพลีไวนิลคลอไรด์ผสมสารตัวเติม

ที่ได้จากพลาสติกใสและผักคบขาวขนาดอนุภาค 170 เมชในปริมาณต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Hardness plasticize PVC with filler 100 mesh



ค่าความแข็งของพลาสติก ไซส์พอลิไวนิลคลอไรด์ผสมสารตัวเติม

ที่ได้จากหน้าสไลด์กลางและฝักคบชวชนาคอนภาค 100 เมช ในปริมาณต่างๆ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.7 ผลการทดสอบหาค่าความหนาแน่น

สารตัวเติม	ขนาด(เมช)	ปริมาณ(phr)	ค่าความหนาแน่น(g/cm ³)
ไม่เติม	-	-	1.45
ฟลักสลาบหลวง	170	5	1.59
		10	1.64
		20	1.60
		30	1.86
ฟลักสลาบหลวง	100	5	1.38
		10	1.44
		20	1.44
ฝักคบชวา	170	5	1.38
		10	1.36
		20	1.37
		30	1.51
ฝักคบชวา	100	5	1.45
		10	1.52
		20	1.63

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


Density plasticize PVC with filler 170 mesh



ค่าความหนาแน่นของพลาสติก ไซส์โพลีไวนิลคลอไรด์ผสมสารตัวเติม
ที่ได้จากหุ้กสลาบหลวงและผั๊กคบชวาวขนาดอนุภาค 170 เมช ในปริมาณต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Density plasticize PVC with filler 100 mesh



ค่าความหนาแน่นของพลาสติกไซส์พอลิไวนิลคลอไรด์ผสมสารตัวเติม

ที่ได้จากหน้าสแกนกลางและผักคบชวาวขนาดอนุภาค 100 เมช ในปริมาณต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.8 ผลการทดสอบหาค่าความทนทานการสึกหรอ


สารตัวเติม	ขนาด(เมช)	ปริมาณ(phr)	ความทนทานการสึกหรอ(cm ³)
ไม่เติม	-	-	0.22
พริกสลาบลวง	170	5	0.25
		10	0.19
		20	0.29
		30	0.18
พริกสลาบลวง	100	5	0.12
		10	0.30
		20	0.27
ผักตบชวา	170	5	0.13
		10	0.28
		20	0.28
		30	0.27
ผักตบชวา	100	5	0.15
		10	0.20
		20	0.19

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิจารณ์ จากการทดลองพบว่าความทนทานการสึกหรอน่าจะมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณสารตัวเติมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก เมื่อยังไม่เติมสารตัวเติมผิวของชิ้นงานมีความเรียบ มากกว่าในขณะเติมสารตัวเติม ทำให้พื้นที่ผิวที่สัมผัสกับล้อยึดซึ่งมีความขรุขระมากมีค่าน้อย ความทนทานการสึกหรอจึงสูง แต่เมื่อเติมสารตัวเติม ผิวของชิ้นงานจะมีความขรุขระมากขึ้น พื้นที่ผิวสัมผัสกับล้อยึดก็จะมีมากขึ้นความทนทานการสึกหรอจึงต่ำลง (ค่าที่ได้เพิ่มขึ้น)

แต่การที่ผลที่ได้จากการทดลองไม่เป็นไปตามแนวโน้มที่ควรจะเป็น เนื่องจากเมื่อใช้งานในระยะ เวลาหนึ่ง ประสิทธิภาพของล้อยึดจะลดลง เพราะผงของชิ้นงานที่ถูกขัดจะไปอุดหรือติดอยู่ตามร่องของล้อยึด ทำให้พื้นที่ผิวที่ล้อยึดจะสัมผัสกับชิ้นงานมีน้อยลง ค่าที่ได้จึงผิดหลากหลาย ดังนั้นหากเป็นใบตัดควรจะ เปลี่ยนล้อยึดทุกครั้งที่เปลี่ยนชิ้นงาน


Abrasion resistance plasticize PVC with filler 170 mesh



ค่าความทนทานการสึกหรอของพลาสติก ไซส์พอลิไวนิลคลอไรด์ผสมสาร

ตัวเติมที่ได้จากหัตถ์สลับทองและผักกบชวาขนาดอนุภาค 170 เมชในปริมาณต่างๆ วิชาขนด้านการค้า เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่สามารถนำออกจำหน่ายหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยและต้องอภัยถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Abrasion resistance plasticize PVC with filler 100 mesh



ค่าความทนทานการสึกหรอของพลาสติกใสห่อสีไวท์คลอไรด์ผสม

สารตัวเติมที่ได้จากพริกสลาบล่วงและผักกบชวาขนาดอนุภาค 100 เมชานปริมาณต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อ เสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

1. สารตัวเต็มที่ทำจากหญ้าสลาบลวง มีค่าความสว่างจำเพาะมากกว่าสารตัวเต็มที่ทำจาก ผักตบชวาทำให้พลาสติกที่เติมด้วยหญ้าสลาบลวง มีค่าความหนาแน่นมากกว่าพลาสติกที่เติมด้วยผักตบชวาและพลาสติกที่ม่เติมสารตัว เต็ม นอกจากนี้พลาสติกที่เติมด้วยผักตบชวายังมีค่าความหนาแน่นต่ำกว่าพลาสติกที่ม่เติมสารตัว เต็ม
2. พลาสติกที่เติมสารตัว เต็ม จะให้ค่าความแข็งแรงดึงและค่า เบอร์ เซ็นต์การยืดที่จุดขาดต่ำกว่าพลาสติกที่ม่เติมสารตัว เต็ม และพลาสติกที่เติมด้วยหญ้าสลาบลวงจะให้ค่าทั้งสองสูงกว่าพลาสติกที่เติมด้วยผักตบชวา
3. พลาสติกที่เติมสารตัว เต็มจะให้ค่ามอดูลัสที่จุดขาดสูงกว่าพลาสติกที่ม่เติมสารตัว เต็ม และพลาสติกที่เติมด้วยผักตบชวาจะให้ค่าที่สูงกว่าพลาสติกที่เติมด้วยหญ้าสลาบลวง
4. พลาสติกที่เติมสารตัว เต็ม จะให้ค่าความแข็งแรงสูงกว่าพลาสติกที่ม่เติมสารตัว เต็ม และพลาสติกที่เติมด้วยผักตบชวาจะให้ค่าที่สูงกว่าพลาสติกที่เติมด้วยหญ้าสลาบลวง
5. พลาสติกที่เติมสารตัว เต็มมีความหนาแน่นการสึกหรอต่ำกว่า พลาสติกที่ม่เติมสารตัว เต็ม และพลาสติกที่เติมด้วยผักตบชวามีความหนาแน่นการสึกหรอต่ำกว่าพลาสติกที่เติมด้วยหญ้าสลาบลวง
6. ลักษณะพื้นผิวของหญ้าสลาบลวงมีความขรุขระมากกว่าพื้นผิวของผักตบชวา
8. จากข้อมูลค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตพื้นรอง เท้าชั้นคุณภาพที่ 1 ในภาคผนวกพบว่า
 - ค่าความแข็งแรงดึงที่จุดขาดของพลาสติกที่ผสมสารตัว เต็มทั้งสองชนิด ทุกปริมาณมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ค่าเบอร์ เซ็นต์การยึดที่จุดขาดของพลาสติกที่ผสมสารตัวเติมทั้งสองชนิด ทุกปริมาณมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน
- ค่าความหนาแน่นของพลาสติกที่ผสมสารตัวเติมทั้งสองชนิด ทุกปริมาณมีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน
- ความทนทานการสึกหรอของพลาสติกที่ผสมสารตัวเติมทั้งสองชนิดทุกปริมาณ มีความทนทานการสึกหรอดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์พื้นรองเท้า

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพลาสติกไฮสโพลีไวนิลคลอไรด์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยการผสมสารตัวเติมที่ได้จากห้องสลาบล้างและฝักคบชวา สามารถนำผลิตเป็นพื้นรองเท้าได้ แต่ควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ เช่น ความทนทานต่อการขัดถู ความทนทานในการรับแรงกระแทก ความสามารถในการต้านทานน้ำ และกรด-ด่าง เป็นต้น

5.2 ข้อเสนอมะ

1. ในขั้นตอนการใช้เครื่องบดสองลูกกลิ้งผสมพลาสติก จะกระทำที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที หากอุณหภูมิและเวลาที่ใช้มากเกินไป สารตัวเติม จะเกิดการไหม้ หรือน้ำพลาสติกที่ผสมสารตัวเติมแล้วกลับมาหลอมใหม่อีกครั้งไม่ได้ จึงควรผสมสารบางชนิดลงไปเคลือบผิวของสารตัวเติม โดยสารนั้นควรมีคุณสมบัติหลอมเหลวที่ อุณหภูมิผสม และมีสมบัติเป็นสารหล่อลื่นได้ด้วย
2. การวิจัยในขั้นต่อไป ควรมีการใช้สารช่วยกระจายตัว และสาร เชื่อมโยงลงไป เพื่อให้สารตัวเติมกระจายตัวและรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับพลาสติก ได้ดีขึ้น
3. ควรมีการกำหนดจุดประสงค์ในการวิจัยว่า พลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ต้องการ นำไปผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใดและมีการทดสอบตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น เพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ได้จริง
4. สรุปได้ว่าผลการวิจัยนี้สามารถนำมาใช้ผลิตขึ้นจริง ได้ แต่ควรมีการผสม สารต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านอื่น ๆ เช่น ผสมสารช่วยลดรอยแตกที่ผิวหน้าชิ้นงาน , ผสมสารเพิ่มความสามารถการหักงอ เป็นต้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การหาปริมาณเซลลูโลสในสารตัวเติม

1. การสกัดเรซิน

ชั่งน้ำหนักสารตัวเติมที่แห้งแล้วเติมลงใน Soxlet apparatus สกัดด้วย เอทานอลที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนได้สารละลายใสใช้เวลา 2 ชั่วโมง

สกัดด้วยคลอโรฟอร์มอีกครั้ง จนได้สารละลายใสใช้เวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำสารตัวเติมที่สกัดเอาเรซินออกแล้วมาอบที่แห้ง

2. การพอก เซลลูโลส

นำสารตัวเติมที่ผ่านการอบที่แห้งแล้วมาเติมกรดอะซิติก 3 มิลลิลิตร และน้ำ 800 มิลลิลิตรให้ความร้อนและคนตลอดเวลาที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงเติม โซเดียมคลอไรด์ 7 กรัม คนสารละลายตลอดเวลาประมาณ 40 นาที นำสารละลายที่ได้ไปกรองภายใต้สุญญากาศ หากการพอกอีกครั้งจนได้สารละลาย จะได้เส้นใยเซลลูโลสสีขาว นำไปอบที่แห้งชั่งน้ำหนักที่แน่นอน แล้วคำนวณหาปริมาณเซลลูโลส

3. ผลการหาปริมาณเซลลูโลส

ตารางแสดงผลการหาปริมาณเซลลูโลส

สารตัวเติม	น้ำหนักสารตัวเติม(กรัม)		เปอร์เซ็นต์เซลลูโลส
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	
พริกาสลาบลวง	6.052	2.937	48.53
ผักคนชวา	3.371	2.401	71.23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การคำนวณหาปริมาณเซลลูโลสในสารตัวเติม

สารตัวเติมที่ได้จากพลาสลาบหลวง

น้ำหนักพลาสลาบหลวง = 6.052 กรัม

น้ำหนักเซลลูโลสที่ได้ = 2.937 กรัม

คิดเป็นปริมาณเซลลูโลส = $(2.937 \times 100) / (6.052)$

= 48.53 เปอร์เซ็นต์

สารตัวเติมที่ได้จากผักคตชวา

น้ำหนักผักคตชวา = 3.371 กรัม

น้ำหนักเซลลูโลสที่ได้ = 2.401

คิดเป็นปริมาณเซลลูโลส = 71.23 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Sample	n	Mean	Standard Deviation	Standard Error	Confidence Interval	Lower	Upper
R.	5	117.0197	137.5	86.5591	86.5	1.2855	
100		135.2792	137.5	88.3649	88	1.1664	
mesh		133.1749	137.5	86.8545	86	1.5997	
					85	1.2498	
					85	1.5997	
					86		
					87		
					91.5		
					95.5		
					86		
Aver.		129.1576	137.5	87.26616	84.85	1.38022	
SD.		7.220571	0	0.600203	2.156965	0.183326	
R.	10	117.1199	93.75	101.4002	87.5	1.222	
100		97.7976	56.25	101.4114	87	1.3843	
mesh		113.7656	56.25	101.4117	87	1.5552	
					87.5	1.6247	
					88	1.4283	
					87.5		
					86.5		
					88		
					88		
					87.5		
Aver.		109.5610	68.75	101.4077	87.45	1.4429	
SD.		8.429970	17.67766	0.005351	0.471699	0.140076	
R.	20	118.5287	100	105.4119	88.5	1.2498	
100		122.3554	100	104.1208	89	1.5997	
mesh		116.2612	100	107.1105	87	1.4283	
					87	1.4997	
					89	1.4442	
					88.5		
					89.5		
					87.5		
					88		
					89.5		
Aver.		119.0484	100	105.5477	88.35	1.44434	
SD.		2.514943	0	1.224313	0.695823	0.114284	
M.	5	120.6958	125	96.557	75.5	1.4997	
100		137.6231	137.5	92.8168	82	1.4283	
mesh		133.8915	137.5	97.3756	83.5	1.2855	
					85	1.5552	
					84	1.4997	
					84.5		
					84		
					85		
					86		
					85		
					86		
					84		
Aver.		130.7368	133.3333	95.58313	83.70833	1.45368	
SD.		7.261655	5.892556	1.984435	2.688388	0.093242	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์และสงวนสิทธิ์ในเนื้อหา ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในการค้า
 ไม่วางกรรมใดๆ ทั้งสิ้น.อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

		121.7575	121.5	108.2241	70	1.1212
100		136.1693	137.5	99.0322	89	1.3331
mesh		136.6063	137.5	99.35	88.5	1.5997
					89	1.7497
					90	1.7497
					88.5	
					89	
					88	
					88	
Aver.		131.6244	129.1666	102.2155	86.88888	1.51972
SD.		6.880199	11.78511	4.279209	0.698322	0.233169
=====						
M.	20	92.6561	75	108.2441	86	1.3331
100		87.6737	75	108.2412	87.5	1.9996
mesh		98.6797	87.5	108.2426	88	1.9996
					86	1.4997
					86.5	1.3331
					88	
					89	
					88.5	
					88	
					86	
Aver.		93.00316	79.16666	108.2426	87.55	1.63302
SD.		4.499877	5.892556	0.001184	0.986154	0.305430
=====						
R.	5	103.532	150	69.0147	36.2	1.7497
170		120.954	100	120.954	83.5	1.4997
mesh		135.262	210	57.5972	82.3	1.6306
		131.163	180	92.8683	86.6	1.364
		136.097	200	68.0465	84	1.9347
		105.033	155	100.0314	82.7	1.7653
		108.648	100	108.648	86	1.3715
		107.127	140	76.5193	84	1.4115
		108.211	160	67.6319	83	
		102.625	150	68.4167		
Aver.		115.8642	154.5	82.973	84.25555	1.590875
SD.		12.95185	34.67347	20.10238	1.521776	0.198597
=====						
R.	10	97.627	40	244.0675	84.8	1.7689
170		103.847	65	159.7646	84.8	2.1067
mesh		127.841	120	106.5342	84	1.369
		116.124	120	116.124	84.5	1.4135
		117.974	100	96.7701	84.3	1.7587
		110.421	110	100.3827	85	1.5464
		107.527	110	97.7518	85.6	1.4883
		99.123	110	90.1118	86	1.6287
		127.411	130	98.0085	86.1	
		112.639	110	102.3991		
		114.042	120	95.035		
		96.015	100	96.015		
Aver.		110.8825	102.9166	116.9136	85.01111	1.635025
SD.		10.19648	24.53384	42.19075	0.670165	0.218927
=====						

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น.อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	20	74.368	8	135.716	87.1	1.3717
70		76.7747	10	139.0240	86.8	1.4147
mesh		77.7412	120	79.7843	87	1.4535
		81.6481	60	136.0666	88.5	1.3293
		88.0592	60	146.7653	88.3	1.551
		83.9454	70	119.922	88.6	1.7304
		98.6972	100	98.6972	90.1	1.9783
		82.378	70	117.6829	89.8	1.4739
		74.4129	50	148.8258	89.4	
		83.9377	70	119.911		
		74.1821	110	85.6201		
		73.4066	50	146.0132		
Aver.		87.29521	73.33333	127.2561	88.4	1.600675
SD.		8.300247	22.85218	29.16721	1.012697	0.130546
=====						
R.	30	78.5083	60	130.8472	90.4	1.483
170		82.3018	50	164.6036	90.9	1.0992
mesh		84.4327	60	140.7212	91.2	1.9434
		85.4418	60	142.403	91	1.3486
		91.6393	65	140.9835	90.4	3.615
		85.6077	60	142.6795	84.2	2.428
		88.6656	55	161.2102	85.9	1.3735
		73.169	50	146.338	85.2	1.6029
		82.144	60	136.9067	85.8	
		75.5971	50	153.1942		
		68.2128	30	227.376		
		78.7853	40	196.9633		
Aver.		81.29211	53.33333	157.0188	88.33333	1.8617
SD.		6.337819	9.646530	27.05077	2.662056	0.746366
=====						
M.	5	127.551	150	85.034	79	1.2485
170		113.288	85	133.280	82.5	1.4014
mesh		126.649	130	97.422	82.5	1.4231
		115.725	100	115.725	85	1.3482
		113.035	115	98.291	85.2	1.4599
		117.964	115	102.578	85	1.3666
		108.513	100	108.513	86.5	1.3348
		126.460	125	101.168	85	1.4215
		134.190	135	99.400	82.5	
		119.611	105	113.915	85.2	
		126.151	125	100.921	84.5	
		125.472	130	96.517	84.5	
Aver.		112.884	117.917	104.397	83.95	1.3755
SD.		7.317	17.376	11.704	1.775938	0.060342
=====						
M.	10	119.562	115	103.967	88.5	1.3504
170		105.032	60	175.053	87	1.251
mesh		117.830	115	102.461	88.5	1.3138
		110.926	75	147.902	87.5	1.1163
		90.795	40	226.987	88.5	1.3868
		122.388	110	111.262	86.5	1.7422
		122.193	110	111.084	86.5	1.2672
		104.854	100	104.854	88	1.4345
		123.522	110	112.293	88	
		120.448	110	109.498	87	
		109.286	100	109.286	82.5	
		115.216	105	109.730	85.5	
Aver.		113.504	95.833	127.031	87.1	1.357775
SD.		9.746	25.259	36.517	1.626601	0.168155
=====						

เอกสารที่สงวนไว้ใช้งานเพื่อการค้า
 ไม่สามารถคัดลอกหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 ราคา: 357775 บาท

		30	108.5502	50	108.5502	82	1.4348
170		30	113.1977	50	113.1977	87	1.2513
mean		30	92.6816	50	164.4893	86	1.5464
		30	114.1752	50	184.2489	81	1.3035
		30	89.4318	30	298.128	87	1.2644
		30	101.6558	65	156.3735	87	1.1533
		30	98.4769	50	164.1282	86.5	
		30	93.9177	50	187.8354	84.5	
		30	86.5672	15	192.3712	85	
		30	107.6129	70	153.7327	85.5	
Aver.		30	99.99613	62.5	174.0129	86.20633	1.372725
SD.		30	9.245361	21.93741	48.24990	0.961674	0.122794
=====							
M.	30	77.7886	20	388.943	87	1.516	
170		72.6401	20	363.2005	88	1.548	
mesh		61.2531	40	263.1378	84	1.601	
		76.0316	35	217.2331	86	1.291	
		92.7951	40	231.9878	86	1.772	
		87.6011	25	352.4044	87	1.525	
		77.3702	35	221.0577	87	1.345	
		84.1468	25	336.5872	84.5	1.4997	
		81.5025	30	271.675	84		
		92.8595	20	464.2975	85		
		79.456	40	198.64	86		
		74.2147	20	371.0735	83		
Aver.		81.47177	29.16666	301.5197	85.625	1.512212	
SD.		6.438047	8.122328	84.64047	1.404512	0.125460	
=====							

R.	คือ	หน้าสลายหลวง
M.	คือ	ผักตบชวา
TS.	คือ	ค่าความแข็งแรงดึง
Elongation at break	คือ	เปอร์เซ็นต์การยืดที่จุดขาด
Modulus	คือ	ค่ามอดูลัสที่จุดขาด
Hardness	คือ	ค่าความแข็ง
GP.	คือ	ค่าความหนาแน่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

hematin $C_{34}H_{32}N_4O_6FeOH$. The hydroxide of heme (q.v.). Not to be confused with hematein.

Properties: Blue to brown-black powder; decomposes at $200^\circ C$ without melting; soluble in alkalis; hot alcohol or ammonia; slightly soluble in hot pyridine; insoluble in water, ether and chloroform.

Derivation: By dissolving hemin in dilute potassium hydroxide, precipitating with acetic acid and recrystallizing from pyridine.

Use: Biochemical research.

hematite, red (red iron ore; bloodstone). Iron oxide (Fe_2O_3), with impurities.

Properties: Brilliant black to blackish red or brick red mineral with brown to cherry red streak and metallic to dull luster. Sp. gr. 4.9–5.3; Mohs hardness about 6. Noncombustible, except as powder.

Hazard: A known carcinogen (OSHA).

Uses: The most important ore of iron. Also certain varieties are used as paint pigments and for rouge. See also iron oxide reds and ferric oxide.

hematoporphyrin $C_{34}H_{32}O_6N_4$. Deep red crystals; soluble in alcohol; sparingly soluble in ether; insoluble in water. Obtained from hemin or hematin by the action of strong acids. It is nontoxic and is reported to be preferentially absorbed by cancerous tissues, making them fluoresce under ultraviolet light.

Use: Medicine (antidepressant).

hematoxylin $C_{16}H_{14}O_6 \cdot 3H_2O$.

Properties: Slightly yellow crystals, turning red in light; m.p. $100\text{--}120^\circ C$; soluble in hot water and alcohol, in glycerol, and in alkali hydroxides.

Hazard: May be carcinogenic.

Use: Colorant in inks; biological stains.

heme (hem) $C_{34}H_{32}FeN_4O_6$. The nonprotein portion of hemoglobin and myoglobin, consisting of reduced (ferrous) iron bound to protoporphyrin (see porphyrin, hemin).

Use: Medical and biochemical research.

hemel. Generic name for hexamethylmelamine (HMM) $C_3N_6[N(CH_3)_2]_6$ (cyclic).

Properties: Solid; insoluble in water; soluble in acetone.

Use: Chemosterilant for insects.

hemicellulose. Cellulose (q.v.) having a degree of polymerization of 150 or less. A collective term for beta and gamma cellulose. It is that portion of holocellulose that is soluble in mild caustic solution. The pure form is obtained from corn grain hulls. It is not an important component of cellulosic products and is of chiefly theoretical interest. Hemicellulose obtained by treating a mixture of hard- and softwoods with steam has been used as an animal feed supplement.

hemimellitene (1,2,3-trimethylbenzene)

$C_9H_{12}(CH_3)_3$. Liquid; sp. gr. 0.8944 ($20/4^\circ C$); f.p.


$-25.5^\circ C$; b.p. $176^\circ C$. Insoluble in water; soluble in alcohol. Occurs in some petroleum. Combustible.

hemin (Teichmann's crystals) $C_{34}H_{32}N_4O_6FeCl$. The chloride of heme.

Properties: Crystals which are brown by transmitted light and steel blue by reflected light. Sinters at $240^\circ C$. Freely soluble in ammonia water; soluble in strong organic bases; insoluble in carbonate solutions, dilute acid solutions; insoluble but stable in water.

Derivation: By heating hemoglobin with acetic acid and sodium chloride.

Use: Identification of blood stains; biochemical research.



hemoglobin (Hb) The respiratory protein of the red blood cells; it transfers oxygen from the lungs to the tissues and carbon dioxide from the tissues to the lungs. Its affinity for carbon monoxide is over 200 times that for oxygen. M.w. = 65,000.

Hemoglobin is a conjugated protein consisting of approximately 94% globin (protein portion) and 6% heme (q.v.). Each molecule can combine with one molecule of oxygen to form oxyhemoglobin (HbO_2). The iron (in the heme portion) must be in the reduced (ferrous) state to enable the hemoglobin to combine with oxygen.

Oxyhemoglobin is available commercially as a brownish red powder or crystals; soluble in water. Used in medicine; usually called hemoglobin.

hemp. Soft, white fibers, 3–6 ft long, obtained from the stems of *Cannabis sativa*. It is coarser than flax but stronger, more glossy, and more durable than cotton. Combustible, not self-extinguishing. See also abaca.

Sources: Central Asia, Italy, U.S.S.F., India, U.S.

Hazard: May ignite spontaneously when wet.

Use: Blended with cotton or flax in toweling and heavy fabrics; twine; cordage; packing.

See also cannabis.

- aluminum, nickel, and cobalt which has outstanding properties as a permanent magnet.
- aloin** (barbaloin). A mixture of active principles obtained from aloe. Varies in properties according to variety used.
 Properties: Yellow crystals with bitter taste; darkens on exposure to air; odorless or slight odor of aloe; about 60% soluble in pyridine; slightly soluble in water and organic solvents.
 Grades: Technical.
 Containers: Barrels; drums; kegs.
 Uses: Medicine; proprietary laxatives; electroplating baths; fermentation.
- "Alon."**²⁷⁵ Trademark for a fumed alumina.
 Properties: Powder with surface area of 100 square meters per gram. Isoelectric point at pH 9.1.
 Derivation: Flame hydrolysis of aluminum chloride.
 Uses: Spinning aid for textiles, especially wool; paper making; antistatic agent; armature cores; hair sprays; reinforcement of elastomers; hydrophilic and thickening agent.
- "Alox."**¹¹⁷ Trademark for a series of oxygenated hydrocarbons derived from the controlled, liquid phase, partial oxidation of petroleum fractions. Each consists of mixtures of organic acids and hydroxy acids, lactones, esters, and unsaponifiable matter. Esters, amines, amides and metal soap derivatives are also available.
 Containers: Up to tank car lots.
 Uses: Corrosion inhibitors; film-forming rust preventives; lubricity agents; emulsifiers.
- "Aloxite."**²⁸⁰ Trademark for aluminum oxide made by fusing materials high in alumina, such as bauxite, and for articles made therefrom.
 Containers: Multiwall paper sacks.
 Uses: Abrasive grains and powders; grinding wheels; stones; razor hones; refractory cements; filter plates and tubes; diffuser plates and tubes; porous under-grain plates and coated abrasive products.
- alpaca.**—A natural fiber obtained from a South American animal similar to the llama. Properties resemble those of wool. Used for specialty clothing and also blended with polyester. Combustible.
- "Alpco."**²⁷¹ Trademark for a series of high-melting mineral waxes and resins, used for carbon paper, inks, polishes, paper, plasticizers, surfactants, dispersants, casting waxes and surface coatings.
- "Alperox" C.**¹⁵⁴ Trademark for lauroyl peroxide (96.5% min.).
- alpha** (α) (1) A prefix denoting the position of a substituting atom or group in an organic compound. The Greek letters alpha, beta, gamma, etc., are usually not identical with the IUPAC numbering system, 1, 2, 3, etc., since they do not start from the same carbon atom. However, alpha and beta are used with naphthalene ring compounds to show the 1 and 2 positions, respectively. Alpha, beta, etc. are also used to designate attachment to the side chain of a ring compound.
- (2) Both a symbol and a term used for relative volatility in distillation.
- (3) Symbol for optical rotation (q.v.).
- (4) A form of radiation consisting of helium nuclei. See alpha particle.
- (5) The major allotropic form of a substance, especially of metals, e.g., alpha-iron.
- alpha-cellulose.** The major component of wood and paper pulp. It is that portion of holocellulose that is insoluble in strong NaOH solution. See also cellulose.
- alpha particle.** A helium nucleus emitted spontaneously from radioactive elements, both natural and man-made. Its energy is in the range of 4 to 8 MeV, and is dissipated in a very short path, i.e., in a few centimeters of air or less than 0.005 mm of aluminum. It has the same mass (4) and positive charge (2) as the helium nucleus. Accelerated in a cyclotron, alpha particles can be used to bombard the nuclei of other elements. See also helium; decay, radioactive.
- "Alphazurine."**²⁴³ Trademark for triphenylmethane acid blues.
- "Alsilox."**⁴⁶⁸ Trademark for a fusion product of 1% alumina, 65% litharge, and 34% silica; used in ceramics. Available in various particle sizes.
- "Altax."**²⁴⁵ Trademark for benzothiazyl disulfide.
 Properties: Cream to light yellow powder; sp. gr. $1.51 \pm .03$; moderately soluble in benzene, carbon disulfide, chloroform; insoluble in water, dilute caustic, gasoline.
 Uses: Primary accelerator in natural and nitrile rubber and SBR; plasticizer and vulcanization retarder in neoprene Type G; cure modifier in neoprene Type W; oxidation cure activator in butyl. For extruded and molded goods, tire and tubes, wire and cable, sponge.
- althaine.** See asparagine.
- alum.** See aluminum ammonium sulfate, aluminum potassium sulfate, aluminum sulfate.
- "Alumalith."**²⁵⁰ Trademark for amblygonite (q.v.).
- alum, burnt** (alum, dried) $\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2$ or $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2$. Aluminum ammonium sulfate or aluminum potassium sulfate heated just sufficiently to drive off the water of crystallization.
 Properties: White, odorless powder; sweetish taste. Absorbs moisture on exposure to air. Soluble in hot and slowly soluble in cold water; insoluble in alcohol.
 Use: Medicine (astringent).
- alum, chrome.** See chromium-potassium sulfate
- alum, chrome ammonium.** See chromium-ammonium sulfate.
- "Alumel."**¹⁶⁴ Trademark for an alloy consisting of

3-pentanol (sec-n-amyl alcohol; 1-ethyl-1-propanol; diethyl carbinol) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHOHCH}_2\text{CH}_3$.

Properties: Colorless liquid; sp. gr. 0.82 (20°C); freezing point less than -75°C; b.p. 115.6°C; wt/gal 6.81 lb; refractive index 1.41 (20°C). Flash point (C.C.) 94°F (34.4°C); autoignition temp. 650°F (343°C). Soluble in alcohol and ether; slightly soluble in water.

Containers: Drums; tank cars.

Hazard: Moderate fire risk; irritant to eyes, nose and throat.

Uses: Solvent; flotation agent; pharmaceuticals.

2-pentanone. See methyl propyl ketone.

3-pentanone. See diethyl ketone.

penta resin. Ester gum made from rosin and pentaerythritol.

pentasodium diethylenetriaminepentaacetate. A sodium salt of diethylenetriaminepentaacetic acid (q.v.).

Use: A chelating agent.

pentasodium triphosphate. See sodium tripolyphosphate.

n-pentatriacontane $\text{C}_{35}\text{H}_{72}$ or $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{33}\text{CH}_3$.

Properties: Crystals; sp. gr. 0.782 at 75°C; b.p. 331°C at 15 mm; m.p. 75°C. Combustible; low toxicity.

Use: Organic synthesis.

pentazocine $\text{C}_{19}\text{H}_{27}\text{NO}$ (2-dimethylallyl-5,9-dimethyl-2'-hydroxy-benzomorphan). A synthetic drug claimed to be as effective as morphine but without its addictive properties. Has a noncumulative effect. FDA approval.

"Pentecat L."²³⁰ Trademark for a 50% aqueous solution of lithium naphthenate.

Use: Alcoholysis catalyst in alkyd varnish cooking.

1-pentene (alpha-n-amylene; propylethylene)

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$.

Properties: Colorless liquid; soluble in alcohol; insoluble in water; f.p. -165°C; b.p. 30°C; sp. gr. 0.6410 (20°C); flash point 0°F (-17.7°C) (open cup); autoignition temp. 523°F (272°C).

Derivation: Natural gasoline.

Hazard: Flammable, dangerous fire risk. Moderately toxic by ingestion, inhalation, and skin absorption.

Uses: Organic synthesis; blending agent for high octane motor fuel.

Shipping regulations: (Rail, Air) Flammable Liquid label.

2-pentene (beta-n-amylene, sym-methylethylethylene) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_3$. Mixed cis- and trans-isomers are available commercially.

cis-isomer.

Properties: B.p. 37°C; f.p. -180°C; sp. gr. 0.656 (20/4°C); flash point 0°F (-17.7°C). Soluble in alcohol; insoluble in water.

Grades: Technical; 95.0 mole %.

trans-isomer.

Properties: B.p. 36.4°C; f.p. -139°C; sp. gr. 0.6482 (20°C); soluble in alcohol; insoluble in water. Flash point 0°F (-17.7°C).

Derivation: Natural gasoline.

Hazard: Flammable; dangerous fire risk.

Uses: Polymerization inhibitor; organic synthesis.

Shipping regulations: See 1-pentene.

"Pentergent" T.³⁰⁹ Trademark for a complete detergent containing alkyl, aryl, and fatty alcohol sulfonate with required alkali. Used in textile industry.

"Pentex."²⁴⁴ Trademark for tetrabutylthiuram monosulfide (q.v.).

Uses: Rubber accelerator. When mixed with 87.5% clay, it is used for sponge rubbers and called "Pentex Flour."

"Pentite."⁶² Trademark for tetra(diphenylphosphito)pentaerythritol. See pentaerythritol tetrakis(diphenyl phosphite).

pentlandite (Fe, Ni)S.

Properties: Light bronze-yellow mineral; metallic luster. Contains 35.57% of nickel. Soluble in nitric acid. Sp. gr. 4.6-5. Hardness 3.5-4.

Occurrence: Canada (Ontario), Norway.

Use: Nickel ore.

pentobarbital $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_3\text{N}_2$. 5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid. See barbiturate.

pentollinium tartrate $\text{C}_{23}\text{H}_{42}\text{N}_2\text{O}_{12}$. Pentamethylene-1,1-bis(1-methylpyrrolidinium bitartrate).

Properties: White to light cream-colored, crystalline powder; slightly soluble in alcohol; insoluble in ether, chloroform; very soluble in water; pH of 1% solution in water is 3.0-4.0. Decomposes 203°C.

Use: Medicine (antihypertensive).

pentolite. A high explosive, consisting of equal parts of pentaerythritol tetranitrate and trinitrotoluene (q.v.).

Hazard: Dangerous; explodes on shock or heating. Shipping regulations: (Rail) Explosive A label. Not acceptable passenger. (Air) Not acceptable.

"Penton."²⁶⁶ Trademark for a thermoplastic resin derived from 3,3-bis(chloromethyl)oxetane

$(\text{CH}_2\text{Cl})_2\text{CCH}_2\text{OCH}_2$. A chlorinated polyether.

Properties: A linear polymer extremely resistant to chemicals, and to thermal degradation at molding and extrusion temperatures; sp. gr. 1.4; self-extinguishing; dimensionally stable; very low water absorption, outstanding chemical resistance. Natural, black or olive green molding powder. Finely divided powder for coatings.

Uses: Solid and lined valves, pumps, pipe and fittings; monofilament for filter supports and column packing.

pentosan. A complex carbohydrate (hemicellulose) present with the cellulose in many woody plant tissues, particularly cereal straws and brans; characterized by hydrolysis to give five-carbon-atom

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PENTOSE

786

sugars (pentoses). Thus the pentosan xylan yields the sugar xylose ($\text{HOH}_2\text{C}\cdot\text{CHOH}\cdot\text{CHOH}\cdot\text{CHOH}\cdot\text{CHO}$) which is dehydrated with sulfuric acid to yield furfural ($\text{C}_5\text{H}_4\text{O}_2$).

pentose. General term for sugars with five carbon atoms per molecule.

"Pentothal."³ Trademark for sodium thiopental; a barbiturate. See thiopental sodium.

"Pentox."⁴⁹³ Trademark for a pale liquid, polyglycidyl ether which can be converted by suitable curing agents into a solid, insoluble state. An aliphatic liquid epoxy resin for air-drying solventless two-component finishes. Can also be used in formulating solventless one coat systems on concrete, wood, metal, etc.

pentyl. Synonym for the amyl group, C_5H_{11} .

pentyl acetate. See amyl acetate.

pentylamine. See n-amylamine.

alpha-pentylcinnamaldehyde. See alpha-amylcinnamic aldehyde.

p-tert-pentylphenol (p-tert-amylphenol) $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{OH}$
Properties: Crystalline solid; m.p. 95°C ; b.p. 261°C ; sp. gr. (20/4) 0.962; insoluble in water; soluble in organic solvents.

Derivation: Condensation of tert-pentanol with phenol with aluminum chloride catalyst.

Uses: Pesticide intermediate; oil-soluble resin manufacture; may be useful as germicide and fumigant.

peppermint oil. Essential oil with strong aromatic odor and taste; levorotatory. Chief component is menthol. Used to flavor mouth washes, chewing gum, liqueurs, toothpastes. Source of menthol.

pepsin (pepsinum).

Properties: A digestive enzyme of gastric juice. White or yellowish-white powder or lustrous transparent or translucent scales; should have no odor; converts proteins into albumoses and peptones. Soluble in water; insoluble in alcohol, chloroform and ether.

Derivation: From the glandular layer of fresh hogs' stomachs.

Grades: Technical; N.F.

Uses: Medicine (digestive ferment); substitute for rennet in cheese making.

pepsinogen. An inactive precursor of pepsin (q.v.).

peptidase. See protease.

peptide. See polypeptide.

peptization. Stabilization of hydrophobic colloidal sols by addition of electrolytes, which provide the necessary electric double layer of ionic charges around each particle. Such electrolytes are known as peptizing agents. The ions of the electrolyte are strongly adsorbed on the particle surfaces. Stable

sols of non-ionizing substances acquire a charge in contact with water by preferential adsorption of the hydroxyl ions, which may be considered peptizing agents. The term is also loosely applied to the softening or liquefaction of one substance by trace quantities of another, analogous to the digestion of a protein by an enzyme (pepsin).

peptone.

Properties: (a) From albumin: White or pale yellow, amorphous powder. (b) From meat: Light brown, amorphous powder. (c) From milk: Light brown powder. Soluble in water; insoluble in alcohol or ether.

Derivation: (a) By digestion of egg albumin by pepsin and a small quantity of dilute hydrochloric acid at 38 – 40°C (body temperature). (b) By digestion of red meat with pancreatin at body temperature. (c) By digestion of casein.

Grades: Technical; reagent.

Uses: Preparation of nutrient media in bacteriology; nutrient.

per- A prefix signifying complete or extreme, and specifically denoting: (1) a compound containing an element in its highest state of oxidation, as perchloric acid; (2) presence of the peroxy group, $-\text{O}-\text{O}-$, as peracetic and perchromic acids; (3) exhaustive substitution or addition, as perchloroethylene.

peracetic acid (peroxyacetic acid) CH_3COOOH .

Properties: Colorless liquid; strong odor; b.p. 105°C ; f.p. (approx.) -30°C ; sp. gr. (20° C) 1.15; flash point (open cup) 105°F (40.5°C). Soluble in water, alcohol, sulfuric acid. Strong oxidizing agent.

Derivation: (a) oxidation of acetaldehyde; (b) reaction of acetic acid and hydrogen peroxide with sulfuric acid catalyst.

Grades: Technical; 40% solution in acetic acid.

Containers: 65-lb glass carboys; 250-lb aluminum drums.

Hazard: Strong irritant. Oxidizing material; dangerous in contact with organic materials. Explodes at 110°C .

Uses: Bleaching textiles, paper, oils, waxes, starch; polymerization catalyst; bactericide and fungicide, especially in food processing; epoxidation of fatty acid esters and epoxy resin precursors; reagent in making caprolactam; synthetic glycerol.

Shipping regulations: (Rail, Air) (Solution, Not over 40% peracetic acid and not over 6% hydrogen peroxide): Organic Peroxide label. (Air) (Solution, over 40% peracetic acid and over 6% hydrogen peroxide): Not acceptable.

per-acids. Derivatives of hydrogen peroxide, the molecules of which contain one or more directly linked pairs of oxygen atoms, $-\text{O}-\text{O}-$. See per- (2). Examples are persulfuric, perchromic, peracetic acids. Permanganic, perchloric, and periodic acids are not per-acids in this sense. See per-(1).

"Perapret."⁴⁴⁰ Trademark for finishing agents and

sition and structure of bones, blood, muscle, and other animal and vegetable tissues. It is also applied to study of the action of herbicides, defoliants, etc. See also cytochemistry.

histone. Any of several proteins of low molecular weight (12,000-20,000) occurring in cell nuclei attached to DNA by ionic bonds. They contain varying amounts of the amino acids lysine, arginine, cysteine and glycine. They have been classified into four basic types and can be obtained from both plant and animal sources.

history, chemistry. See chemistry, history.

"Hitec."²⁸ Trademark for a eutectic mixture comprised of sodium nitrite, sodium nitrate, and potassium nitrate; used as a heat transfer medium for both heating and cooling operations in the range of 149-537°C; such as maintaining reactor temperature, high temperature distillation, and preheating of reactants.

Containers: 150-, 400-lb fiber drums.

HMDS. Abbreviation for hexamethyldisilazane.

HMF black. Abbreviation for high-modulus furnace black. See carbon black.

HMM. Abbreviation for hexamethylmelamine. See hemel.

HMPA. Abbreviation for hexamethylphosphoramide. See hempa.

HMTA. Abbreviation for hexamethylenetetramine.

HNM. Abbreviation for hexanitromannite. See mannitol hexanitrate.

Ho Symbol for holmium.

hob. A hardened steel master die used to make multiple mold cavities by forcing it into soft steel or beryllium-copper blanks.

"Hodag."⁵¹² Trademark for a series of nonionic, surface-active chemicals, including sorbitan and polyoxyethylene sorbitan esters; polyhydric alcohol, glycol, polyglycol and glycerol esters; polyoxyethylene ethers; alkanolamine condensates. Some are FDA-cleared for food applications.

Uses: Emulsifiers, antifoam agents, solubilizers, lubricants.

Hofmann, August Wilhelm (1818-1892). German organic chemist who studied under Liebig. While professor of chemistry at the Royal College of Chemistry in London he did original research on coal-tar derivatives which later led him into a study of organic dyes. Perkin, who first synthesized the dye mauveine in England, was a student of Hofmann. When the latter returned to Germany he continued his work in the field of dyes, which became the basis of German leadership in synthetic dye manufacture which continued until World War I.

Hofmann's reaction. Reaction used for preparation of a primary amine from an amide by treatment with a halogen (bromine, usually) and caustic soda. The resulting amine has one less carbon atom than the amide used.

Hofmann's Violet (triethylrosaniline hydrochloride) $C_{24}H_{32}N_3HCl$ C.I. 42530. Water-soluble green powder. Used as dye for inks and textiles; biological stain.

hog. A large, enclosed chamber equipped either with rotating knives or heavy hammers in which wood is disintegrated to a uniform degree of fineness.

hole. In semiconductor terminology, a hole is an energy deficit in a crystal lattice due to (1) electrons ejected from unsatisfied covalent bonds at sites where an atom is missing, i.e., a vacancy, or (2) to electrons supplied by atoms of impurities in the crystal, e.g., arsenic or boron. The free electrons from these sources move through the crystal, leaving positively charged energy deficits, which are considered to move as they become alternately filled and vacated by electrons, creating a flow of positive electricity. See also semiconductor.

holmium Ho Metallic element of atomic number 67; group IIIB of the periodic table; one of the rare-earth elements of the yttrium subgroup. Atomic weight 164.9303; valence 3. No stable isotopes. See rare-earth metals.

Properties: Crystalline solid with metallic luster; sp. gr. 8.803; m.p. 1470°C; b.p. 2720°C. Reacts slowly with water; soluble in dilute acids. Has one of the highest nuclear moments of any rare earth. Important magnetic and electrical properties. Low toxicity.

Occurrence: In gadolinite and monazite.

Derivation: Reduction of the fluoride by calcium.

Grades: Lumps; ingots, bulk sponge; powder. Highest purity is nuclear grade, 99.9+%.

Uses: Getter in vacuum tubes; research in electrochemistry; spectroscopy.

holmium chloride $HoCl_3$. Bright yellow solid; m.p. 718°C; b.p. 1500°C. Soluble in water.

Hazard: Probably toxic.

holmium fluoride HoF_3 . Bright yellow solid; m.p. 1143°C; b.p. greater than 2200°C. Insoluble in water.

Hazard: Probably toxic.

holmium oxide (holmia) Ho_2O_3 .

Properties: Light yellow solid; slightly hygroscopic.

Soluble in inorganic acids.

Grades: 98-99%.

Containers: Glass bottles; fiber drums.

Uses: Refractories; special catalyst.

holocellulose. The entire water-insoluble carbohydrate fraction of wood (60 to 80%). It is composed of alpha-cellulose and hemicellulose; it contains

hexosan and pentosan polymers, and varies widely in degree of crystallinity.

holopulping. A method for making paper pulp without use of sulfur compounds which may eventually replace the kraft process (sodium sulfate). More selective delignification of the wood fibers is obtained by alkaline oxidation of extremely thin (.03 inch) wood chips at low temperatures and pressures, followed by solubilization of the lignin fraction. Holopulping has the following advantage over the kraft process:

(a) A 65 to 80% carbohydrate yield compared to 45 to 50% for kraft.

(b) Holopulp may be used for a dense paper such as glassine or for a bulky board. Its use in tissue and printing grades offers improved strength.

(c) Low temperatures and atmospheric pressure. (Kraft pulping is carried out at 170°C and under pressure.) Readily adaptable to continuous operation and automatic control.

(d) Air pollution is greatly reduced because the organic materials are burned and few odorous compounds are formed. Stream pollution is minimized by countercurrent washing. The remaining calcium sludge waste is easily disposed of without harmful effects.

(e) Comparable costs.

holothurin. Steroid glucoside (saponin) having antibiotic properties; extracted from the sea cucumber. It is reported to have suppressed growth of tumors in mice.

homatropine $C_{16}H_{21}NO_3$. An alkaloid.

Properties: White crystals. Slightly soluble in water; m.p. 95.5°C.

Derivation: Condensation of tropine and mandelic acid.

Hazard: Toxic by ingestion and inhalation.

Use: Medicine (usually in the form of its salts).

homo- A prefix meaning the same or similar; usually designating a homolog of a compound, differing in formula from the latter by an increase of CH_2 . See homologous series.

homocyclic. A ring compound containing only one kind of atom in the ring structure, e.g., benzene. See also heterocyclic.

homogeneous (Latin, "the same kind"). This term, in its strict sense, describes the chemical constitution of a compound or element. A compound (q.v.) is homogeneous, since it is composed of one and only one group of atoms represented by a formula (q.v.). For example, pure water is homogeneous, as it contains no other substance than is indicated by its formula H_2O . Homogeneity is a characteristic property of compounds and elements (collectively called substances (q.v.)), as opposed to mixtures. The term is often loosely used to describe a mixture or solution comprised of two or more compounds or elements that are uniformly dispersed in each

other. Actually, no solution or mixture can be homogeneous; the situation is more accurately described by the phrase "uniformly dispersed." Thus so-called "homogenized" milk is not truly homogeneous; it is a mixture in which the fat particles have been mechanically reduced to a size that permits uniform dispersion and consequent stability. See also mixture; compound; heterogeneous; substance.

homogeneous catalysis. See catalysis, homogeneous.

homogeneous reaction. A chemical reaction in which the reacting substances are in the same phase of matter, i.e., solid, liquid, or gaseous. See also catalysis, homogeneous.

homogenization. A mechanical process for reducing the size of the fat particles of an emulsion (usually milk) to uniform size, thus creating a colloidal system that is unaffected by gravity. The original diameter of the fat particles (from 6 to 10 microns) is reduced to from 1 to 2 microns, with an increase in total surface area of from four to six times. This is done by passing the milk through a homogenizer (or colloid mill), a machine having small channels, under a pressure of from 2000 to 2500 psi at a speed of about 700 feet a second. This operation not only brings about a permanently stable system, but also changes the properties of the milk in respect to taste, color, and the chemical nature of the protective coating on the fat particles. It also increases its sensitivity to light and its tendency to foam. The forces involved are shear, impingement, distention, and cavitation. See also homogeneous; colloid mill.

homogenizer. See colloid mill.

homologous series. A series of organic compounds in which each successive member has one more CH_2 group in its molecule than the next preceding member. For instance CH_3OH (methanol), C_2H_5OH (ethanol), C_3H_7OH (propanol), C_4H_9OH (butanol), etc., form a homologous series.

homomenthyl salicylate (3,3,5-trimethylcyclohexyl salicylate) $(CH_3)_3C_6H_3O_2CC_6H_4OH$. A homolog of menthyl salicylate.

Properties: Light yellow almost odorless oil, neutral and nonirritating to the skin. Absorbs ultraviolet radiation in sunlight, (about 2940 to 3200 Å). Insoluble in water; soluble in alcohol, chloroform and ether.

Uses: Ultraviolet filter for antisunburn creams.

homomorphs. Molecules similar in size and shape. They need have no other characteristics in common. Many properties of several homomorphs can be predicted by knowing properties of one.

homophthalic acid $C_6H_4(CH_2COOH)_2$. Light tan powder, used as an intermediate.

homopolymer. A natural or synthetic high polymer derived from a single monomer, an example of a

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ยางพื้นรองเท้า



มอก. 749-2531

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 2461174-5

เลขหมู่
เลขทะเบียน 10972
วัน, เดือน, ปี 13.03.2531

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนที่ 22

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2531

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่ต้องการ

(ข้อ 5.1)

มอก. 749-2531

รายการ ที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด		วิธีทดสอบ ตาม
		ชั้นคุณภาพ 1	ชั้นคุณภาพ 2	
1	ความหนาแน่น กรัฟต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่เกิน	1.35	1.45	ISO 2781 method A
2	ความแข็ง IRHD ไม่น้อยกว่า	85	90	ข้อ 8.3
3	ความต้านแรงดึงขาดในแต่ละแนว ¹⁾ เมกะพาส์คัล ไม่น้อยกว่า	7.5	6.5	ข้อ 8.4
4	ความยืดที่จุดขาดในแต่ละแนว ร้อยละ ไม่น้อยกว่า	175	150	ข้อ 8.4
5	ความยืดที่จุดชวสภาพหลังการบ่มแรง ร้อยละ ไม่น้อยกว่า	145	120	ข้อ 8.5
6	ความทนทานต่อการหึงงอในแต่ละแนว รอย ไม่น้อยกว่า	100 000	50 000	ข้อ 8.6
7	การสึกหรอ ลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่เกิน	2	2	ข้อ 8.7

หมายเหตุ ¹⁾ ในแต่ละแนว หมายถึง ในแนวขนานและในแนวขวางเครื่องรีดแผ่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

1. C.A.Backer , R.C.Bakhuizen in Flora of Java , Wolters-
nuordhoff , Netherland , 1986
2. D.K.Christopher in Water Plants of the World , The Hayne
 , Publisher , England ,1974
3. E.D.Merrill in A Flora of Manila , Wheldon & Wesley Ltd.
 , New York , 1968
4. F.W. Billmeyer , JR. , in Textbook of Polymer Science
 , 3rd ed., pp. 471-475 , 479 , Chong Moh offset
Printing Ptc. Ltd. , Singapore , 1984
5. G.G. Hawley in The Condensed Chemical Dictionary ,
10th ed., Van Nostrand Reinhold Company , New
York ,1981
6. J.W. Ellis " PVC-material and processing " , Department of
Chemistry , King Mongkut's Institute of Techno-
logy Ladkrabang , Bangkok , 1991
7. กฤษณา สุชีวะ , วิทยาศาสตร์ , 41(4,5,6) , 2530 , หน้า 291-299
8. จันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์ , กสิกรรม , 64(6) , 2534 , หน้า 564-567
9. สุษาดา ศรีเพ็ญ , พรรณไม้หน้า , ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2530 , หน้า 95 , 113
10. สุษาดา ศรีเพ็ญ , วิทยาการวัสดุพืช , ภาควิชาพืชไร่หน้า คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ , 2527 , หน้า 15-16
 , 21

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

11. สหัส พรหมสิทธิ์ , วารสารพลาสติก , 6(4) , 2532 , หน้า 23-32



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้