

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้โดยวานิชจากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์



นาย นพวงศ์ เกตุกำพู  
นาย วิชิต วงศ์สวัสดิ์สุข

ร/พ.  
๙๖/๘๗๓  
๒๕๓๕

ตงทพ  
ตงทเบือช  
วันเดือนปี

๖/๒๕๓/๑๗๒

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. ๒๕๓๕

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

WOOD ARCHITECTURE CONSERVATION BY  
VANISH FROM CASHEW NUT SHELL LIQUID

Mr. Noppavong Katkampu

Mr. Wichit Wongsawatsuk

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....
วัน เดือน ปี.....

A Special Project Submitted in Partial Fulfillment of the  
Requirement for the Degree of Bachelor of Science  
Department of Chemistry  
Faculty of Science  
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

1992

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ      การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้โดยวาณิช  
จากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  
โดย      นาย เพวงศ์ เกตุกำพู  
            นาย วิชิต วงศ์สวัสดิ์สุข  
ภาควิชา      เคมี  
อาจารย์ที่ปรึกษา      ผศ.ดร. นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติให้นับโครงการพิเศษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

-----  
( ดร. ชีรวัฒน์ มงคลอัครรักษ์ )  
คณะกรรมการโครงการพิเศษ

หัวหน้าภาค

-----  
( ดร. ศักดา ไตรศักดิ์ )

ประธานกรรมการ

-----  
( อ.คณิตา รุ่งหิรัญรักษ์ )

กรรมการ

-----  
( ผศ.ดร. นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล )

กรรมการ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์!

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ      การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้โดยวานิช  
 จากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  
 นักศึกษา                      นายพวงค์ เกตุกำพู  
    นายวิฑิต วงศ์สวัสดิ์สุข  
 อาจารย์ที่ปรึกษา              ผศ.ดร. นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล  
 ภาควิชา                          เคมี  
 พ.ศ.                                2535

บทคัดย่อ

โครงการพิเศษนี้ ได้ทำการปรับปรุงสมบัติของน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut Shell Liquid, CNSL) โดยใช้กรดกำมะถันเข้มข้น ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง CNSL ที่ผ่านการปรับปรุงสามารถทำการผลิตเป็นวานิชได้ 2 ชนิดคือ เรซินเรโซล และเรซินโนโวลอค เรซินเรโซล 1 ขั้นตอนเตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่าง CNSL กับฟอร์มัลดีไฮด์ในสภาวะเบลที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3, 5 ชั่วโมงตามลำดับ เรซินเรโซล 2 ขั้นตอนเตรียมได้โดยใช้ CNSL ทำปฏิกิริยากับฟอร์มัลดีไฮด์ในสภาวะกรดเป็นเวลา 2 ชั่วโมงในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 นำเรซินที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาทำปฏิกิริยากับฟอร์มัลดีไฮด์ในสภาวะเบสเป็นเวลา 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 90 และ 120 องศาเซลเซียสตามลำดับ เรซินโนโวลอคเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่าง CNSL ในสภาวะกรดกับฟอร์มัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิถึง 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2, 3, 4, และ 5 ชั่วโมงตามลำดับ

วานิช CNSL ที่ได้ วานิชจากโรงงาน รั๊ก และวานิชพอลิยูรีเทน นำมาทำการทดสอบเปรียบเทียบสมบัติต่าง ๆ ที่สำคัญในการใช้เป็นสารเคลือบผิว ได้แก่ ความหนืด ปริมาณของวานิชแห้ง การแห้งที่ผิวและการแห้งแข็ง การยึดเกาะ ความทนทานต่อน้ำ ความทนทานต่อแสง และความทนทานต่อความร้อน จากการศึกษาพบว่าวานิช CNSL สามารถใช้เป็นสารเคลือบผิวในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ได้เป็นอย่างดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



## กิติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล เป็นอย่างสูงที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการดำเนินโครงการพิเศษนี้มาตลอด รวมทั้งตรวจทานและแก้ไขรายงานโครงการพิเศษนี้ ให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ ดร. ศิริชัย หวังเจริญตระกูล ที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือให้รายงานโครงการพิเศษนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนและผู้ที่มีส่วนช่วยให้โครงการพิเศษนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี



นาย นพวงศ์ เกตุกำพู

นาย วิชิต วงศ์สวัสดิ์สุข

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญรูป	จ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการพิเศษ	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ความรู้เกี่ยวกับมะม่วงหิมพานต์	3
2.1.1 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	3
2.1.2 คุณสมบัติทางเคมีและส่วนประกอบของ น้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์	4
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำ CNSL มาผลิตเป็นสารเคลือบผิววัสดุ	7
2.3 ความรู้เกี่ยวกับรัก	9
2.3.1 จำแนกประเภทของต้นรัก	14
2.3.2 องค์ประกอบทางเคมีของรัก	16
2.4 ความคงทนของรักในการรักษาเนื้อไม้	18
2.4.1 อายุการใช้งานของรักเมื่อแห้งตัวแล้ว	19
2.4.2 อายุการใช้งานของรักที่ใช้ในการรักษาเนื้อไม้ที่เก็บไว้ภายใน ในอาคาร	20
2.4.3 อายุการใช้งานของรักที่ใช้ในการรักษาเนื้อไม้ที่อยู่นอกอาคาร	22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
2.5 ความรู้พื้นฐานของกระบวนการพอลิเมอไรเซชันของ CNSL กับฟอร์มัลดีไฮด์	24
2.5.1 ปฏิกริยาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพอลิเมอไรเซชันของ CNSL	24
2.6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคลือบผิว	29
2.6.1 ลักษณะของสารเคลือบผิว	29
2.6.2 คุณสมบัติของฟิล์มของสารเคลือบผิว	31
บทที่ 3 การทดลองและดำเนินการ	
3.1 สารเคมีที่ใช้	33
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้	33
3.3 วิธีการทดลอง	34
3.3.1 การปรับปรุงน้ำมัน CNSL	34
3.3.2 การเตรียมเรซินรีโซล	34
3.3.3 การเตรียมเรซินรีโซลโดยการเตรียมผ่านเรซินโนโวลแลค	35
3.3.4 การเตรียมเรซินโนโวลแลค	36
3.3.5 การเตรียมวานิชจากเรซินเพื่อทำให้เหมาะสมในการเคลือบผิวไม้	37
3.4 วิธีการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของวานิช CNSL ที่ใช้เป็นสารเคลือบผิวไม้	38
3.4.1 การวัดความหนืด	38
3.4.2 การทดสอบระยะเวลาที่ใช้ในการแห้ง	38
3.4.3 การหาปริมาณเนื้อสาร	38
3.4.4 การทดสอบสมบัติในการยึดเกาะโดยใช้น้ำมันยาง	39
3.4.5 การทดสอบสมบัติความทนทานต่อน้ำ	41
3.4.6 การทดสอบสมบัติความทนทานต่อความร้อน	41
3.4.7 การทดสอบสมบัติความทนทานต่อแสง	41

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์	
4.1 การปรับปรุง CNSI.	42
4.2 สมบัติของเรซินที่สังเคราะห์ได้	43
4.3 สมบัติของเรซินที่เหมาะสมในการนำไปใช้เป็นสารเคลือบผิว	45
4.4 เวลาที่ใช้ในการแห้งของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ บนแผ่นไม้ทดสอบ	46
4.5 สมบัติในการยึดเกาะของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ เมื่อผ่านการทดสอบ	47
4.6 สมบัติในการเปลี่ยนแปลงสี และความมันเงาของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ เมื่อผ่านการทดสอบ	50
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการทดลอง	54
5.2 ข้อเสนอแนะ	56
ภาคผนวก	57
เอกสารอ้างอิง	60
บรรณานุกรม	63

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า	
2.1	แสดงคุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์	6
2.2	แสดงมาตรฐานของน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์	6
2.3	ต้นรักและองค์ประกอบทางเคมีของรัก	17
2.4	แสดงปริมาณค่าไอโอดีนที่มีผลต่อการแห้งของสารเคลือบผิววัสดุ	24
4.1.1	แสดงคุณสมบัติของน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ไม่ได้ผ่านการปรับปรุงและที่ผ่านการปรับปรุง	42
4.2.1	แสดงสมบัติของเรซินริโซลที่สังเคราะห์ได้	43
4.2.2	แสดงสมบัติของเรซินโนโวแลคที่สังเคราะห์ได้	44-
4.3.1	แสดงผลการปรับความหนืดและหาปริมาณเนื้อสารของเรซินที่แยกน้ำแล้วก่อนทาแผ่นไม้ทดสอบ	45
4.5.1	แสดงผลการทดสอบสมบัติในการยึดเกาะของฟิล์มที่เคลือบผิวไม้ของสารเคลือบผิวต่าง ๆ โดยวิธีใช้แผ่นเทป	47
4.6.1	แสดงผลการเปลี่ยนแปลงสี และความมันเงาของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ เมื่อผ่านการทดสอบ	50

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

รูปที่	หน้า	
2.1	เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	3
2.2	แสดงสูตรโครงสร้างของส่วนประกอบของน้ำมันที่อยู่ใน เปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์	5
2.3	พระพุทธรูปนาครปรก เนื้อโลหะสำริดลงรักปิดทอง	9
2.4	ต้นพระธรรมลายประดับมุก	10
2.5	พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	11
2.6	ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์	11
2.7	ต้นรักเวียดนาม	15
2.8	ชิ้นส่วนของเนื้อรักที่ใช้เคลือบภาชนะ	19
2.9	ต้นพระธรรมไม้ลายรดน้ำ	20
2.10	พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน	21
2.11	หน้าบันหลังคาพระที่นั่งหมู่พระวิมานด้านทิศใต้	23
2.12	ภาพขยายส่วนของหน้าบันในรูปที่ 2.11	23
3.1	การจัดลำดับสมบัติการยึดเกาะกับวัสดุ	40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 1

### บทนำ



#### 1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการพิเศษ

หน่วยงานรัฐได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะม่วงหิมพานต์เป็นจำนวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทดแทนการปลูกมันสำปะหลัง ผลิตผลพลอยได้จากการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ คือเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งมีน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมาก น้ำมันที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น การผลิตสารเคลือบผิวผ้าเบรค คลัช หมึกพิมพ์ และฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า เป็นต้น ปัจจุบันมีโรงงานของเอกชนร่วมลงทุนกับชาวเกาหลีได้รับซื้อเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อทำการผลิตน้ำมัน โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลากรด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มินโยนายการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ใช้ น้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ในกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะสารเคลือบผิว ประเทศไทยต้องสั่งซื้อสารเคมีจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสารเคลือบผิว ดังนั้นถ้าหากสามารถนำน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์มาใช้เป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตสารเคลือบผิวได้แก่ วาณิชที่มีคุณสมบัติในการรักษาเนื้อไม้ได้ดีเทียบเท่ารักหรือสารเคลือบผิวพอลิยูรีเทน จะเป็นการช่วยลดการสูญเสียเงินตราแก่ต่างประเทศ ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในการขายเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อนำน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่สกัดได้จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มาทำการผลิตวานิช
2. เพื่อหาส่วนผสมและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตวานิชทั้ง 2 ชนิด คือเรซินริโซล และเรซินโนโวแลค โดยใช้ น้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์มาทำปฏิกิริยากับฟอร์มาลีน
3. เพื่อเปรียบเทียบวานิชที่ผลิตขึ้นเอง กับวานิชจากโรงงาน กับรัก กับพอลิยูรีเทน เพื่อให้ประโยชน์เป็นสารเคลือบผิวทดแทนสารเคลือบผิวทางธรรมชาติซึ่งนับวันจะหายาก และสารเคลือบผิวสังเคราะห์ซึ่งมีราคาแพง
4. เพื่อทำการผลิตสารเคลือบผิวชนิดวานิช เพื่อให้ประโยชน์ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ต่าง ๆ

## 1.3 ขอบเขตการวิจัย

1. ทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนการปรับปรุงน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ใช้ปริมาณวัตถุดิบและสารเคมีรวมกันไม่เกิน 1100 กรัมต่อการทดลอง
2. ทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนการผลิตวานิชจากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ใช้ปริมาณวัตถุดิบและสารเคมีรวมกันไม่เกิน 250 กรัมต่อการทดลอง
3. วัตถุดิบและสารเคมี ได้แก่ น้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ , ฟอร์มาลีน , ทอลูอีน , โซเดียมไฮดรอกไซด์ , เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนต
4. เปรียบเทียบวานิชที่ผลิตขึ้นเอง กับวานิชจากโรงงาน กับรัก กับพอลิยูรีเทน โดยทดสอบสมบัติบางประการ ได้แก่ สมบัติของความหนืด , สมบัติของอัตราเร็วของการแห้งที่ผิวและแห้งแข็ง , ปริมาณเนื้อสาร , สมบัติในการยึดเกาะของวานิช โดยให้แผ่นเทพ , สมบัติความทนทานต่อน้ำ , สมบัติความทนทานต่อความร้อน , สมบัติความทนทานต่อแสง เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## บทที่ 2

### ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ความรู้เกี่ยวกับมะม่วงหิมพานต์

##### 2.1.1 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

มะม่วงหิมพานต์ (Cashew) เป็นผลไม้ยืนต้น มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Anacardium occidentale Linn.<sup>(1)</sup> เป็นพืชไม่ผลัดใบ (Evergreen tree) มีความสูงประมาณ 20-40 ฟุต แผ่กิ่งก้านออกไปเป็นพุ่มกว้างโดยรอบประมาณ 12-35 ฟุต ซึ่งจัดเป็นต้นไม้ขนาดกลาง ลำต้นวัดโดยรอบประมาณ 1-3 ฟุต เป็นไม้ชนิดเนื้ออ่อนสีเทา เปลือกหุ้ม มียางเหนียวสีเหลือง ส่วนเปลือกมีสีน้ำตาลปนเทา มีน้ำฝาด (Tanin) ผล (Cashew apple) เป็นส่วนของก้านดอกที่ได้รับการผสมแล้วเจริญเติบโตขึ้น ส่วนผลจริง ๆ คือ ส่วนที่เป็นเมล็ดรูปปร่างเหมือนไต ซึ่งอยู่ตรงปลายสุดของก้านดอก<sup>(2)</sup> เมล็ด (Cashew nut) ประกอบด้วยส่วนเปลือกประมาณ 72-74 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดในอีกประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนนี้แตกต่างกันตามแหล่งที่เพาะปลูก<sup>(2)</sup>



รูปที่ 2.1 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เปลือกจะมีผิวด้านนอก (Epicarp) และผิวด้านใน (Endocarp) เปลือกทั้งสองชั้นนี้จะมีน้ำมันเป็นจำนวนมาก เปลือกจะมีลักษณะคล้ายรวงผึ้งเรียกว่า Mesocarp น้ำมันที่มีอยู่ในเปลือกเป็นอันตรายต่อผิวหนัง และเมื่อได้รับความร้อนสูงจะระเหยได้ มีกลิ่นฉุนเกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อจมูกและนัยน์ตา น้ำมันที่สกัดได้เรียกว่า น้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut Shell Liquid, CNSL)<sup>2</sup>



เปลือกชั้นใน (Testa) จะห่อหุ้มเมล็ดในอีกชั้นหนึ่ง

เนื้อใน (Kernel) มีลักษณะรูปร่างเหมือนไต มี 2 ซีก สีขาวนวล มีคุณค่าทางอาหารประกอบด้วยโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ และไขมัน 47 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นยังมีเกลือแร่ และวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ และบี เมล็ดในมีกรดไลโนลิอิกอยู่มากพอที่จะช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคหัวใจอีกด้วย<sup>3</sup>

CNSL ได้จากการสกัดน้ำมันในเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำ สามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายแทบทุกชนิด มีประโยชน์มากมาย เช่น ในทางการแพทย์ใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเหน็บชา โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง ส่วนในทางอุตสาหกรรม ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเรซินสำหรับเคลือบผ้าเบรค สารเคลือบผิว และกาว<sup>4</sup> เป็นต้น

#### 2.1.2 คุณสมบัติทางเคมีและส่วนประกอบของน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์<sup>4</sup>

น้ำมันที่อยู่ในเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ประกอบด้วยกรดอนาคาติดิก (Anacardic acid) เป็นส่วนใหญ่ ,คาร์ดอล (Cardol) ,คาร์ดานอล (Cardanol) และ 2-เมทิลคาร์ดอล (2-Methylcardol) เป็นส่วนน้อย เมื่อทำการผลิตเป็นน้ำมันเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทางอุตสาหกรรม จะให้ความร้อนแก่เปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ กรดอนาคาติดิกจะเกิดปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชันเปลี่ยนไปเป็นคาร์ดานอล (Cardanol) สามารถเขียนปฏิกิริยาได้ดังสมการต่อไปนี้



รูปที่ 2.2 แสดงสูตรโครงสร้างของส่วนประกอบของน้ำมัน  
ที่อยู่ในเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.1 แสดงคุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

คุณสมบัติ	ค่า
ดัชนีหักเห , 25 °C	1.52
ความถ่วงจำเพาะ , 25 °C	1.01
ค่าไอโอดีน , กรัม /100 กรัมของน้ำมัน	200.66
ค่าความเป็นกรด , มิลลิกรัม KOH/กรัมของน้ำมัน	105.94
ความหนืด , 25 °C ,centipoises (cps)	551.90
ปริมาณสารที่ไม่ระเหย, 105 °C, เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก	90.04

ตารางที่ 2.2 แสดงมาตรฐานของน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (๒)

คุณสมบัติ	มาตรฐาน BP	มาตรฐาน Irvington
1. สิ่งสกปรก, ร้อยละ	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 1.0
2. ความถ่วงจำเพาะ, 25 °C	0.955-0.975	0.943-0.968
3. ความหนืด , 25 °C, centipoises	ไม่เกิน 600	ไม่เกิน 600
4. ค่าไอโอดีน, กรัม/100กรัมของน้ำมัน	ไม่น้อยกว่า 200	-
5. ความขุ่น, ร้อยละ	ไม่เกิน 1.0	-
6. เถ้า, ร้อยละ	ไม่เกิน 1.0	-
7. สารที่ระเหยได้	-	ไม่เกิน 2.0
8. เวลาที่ใช้ในการแข็งตัว (นาที)	7.5-16	-
9. เวลาในการเกิดเจล (นาที)	-	ไม่เกิน 7.0

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำ CNSL มาผลิตเป็นสารเคลือบผิววัสดุ

CNSL สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นสารเคลือบผิววัสดุได้ดี เพราะมีคุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีค่าไอโอดีน (Iodine value) สูงถึง 200.66 กรัม ต่อ 100 กรัมของน้ำมัน<sup>6</sup> ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต CNSL จะทำการผลิตตามลักษณะการนำไปใช้งาน โดยจะใช้คาร์ตานอลเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์วานิชที่มีสีอ่อน ส่วนคาร์ดอลจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์วานิชที่สีเข้มกว่า สารทั้งสองชนิดสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวได้ดี

วารันิช (Air-drying vanish) จากลิตธิบัตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ 1,898,077<sup>7</sup> เมื่อให้ความร้อนแก่ CNSL ที่อุณหภูมิ 232.2 องศาเซลเซียส เติมแมงกานีสโรซีเนท (Manganese rosinate) ประมาณ 2.5-5.0 เปอร์เซ็นต์ ละลายให้เข้ากัน เมื่ออุณหภูมิลดลงเป็น 148.9 องศาเซลเซียส ให้เติมวาโนลีน (Varnoline) หรือก๊าซโซลีน (Gasoline) ในปริมาณที่เท่ากัน จนอุณหภูมิลดลงอีกถึง 60 องศาเซลเซียส ให้เติมฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ลงไป 40 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มอุณหภูมิเป็น 87.8 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง ต่อจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็น 112.8-115.6 องศาเซลเซียส เพื่อไล่น้ำและฟอร์มาลดีไฮด์ที่เหลือออกให้หมด สารที่เตรียมได้นี้สามารถนำไปเคลือบผิววัสดุ เมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจะแห้งแข็งในเวลา 5-8 ชั่วโมง<sup>8</sup>

จากลิตธิบัตร์ประเทศญี่ปุ่น เลขที่ Oshawa 35-2800<sup>9</sup> กล่าวถึงวิธีการนำ CNSL มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ

ก. นำ CNSL 500 กรัม ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง เติมเอทิลินไดอะมิน 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เพื่อให้สารละลายมีสมบัติเป็นเบสแล้วเติมฟอร์มาลีน 130 กรัม ผสมให้เข้ากันจะได้สารละลายที่ค่อนข้างหนืด สารที่ได้จะแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องภายในเวลา 2 ชั่วโมง สามารถใช้เป็นสารเคลือบพื้นหรือผนังคอนกรีตได้ดี

ข. นำ CNSL 500 กรัม ทำการพอลิเมอไรเซชันตามวิธี ก. โดยเติมไดเอทิลิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไตรอะมีน 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และฟอร์มาลีน 37.5 กรัม ผลมให้เข้ากัน จะได้ผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวซึ่งสามารถแห้งตัวภายในเวลา 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง ส่วนมากจะให้เป็นฉนวนไฟฟ้า สารเคลือบพื้นและผนังโลหะต่าง ๆ มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อน จึงนิยมใช้เป็นวัสดุทึบในกระบวนการผลิตสีทา

ในประเทศอินเดีย<sup>(10)</sup> ได้ทำการสกัด CNSL โดยใช้แอลกอฮอล์และเบนซีน นำ CNSL ที่ได้มาผลิตเรซินโดยทำปฏิกิริยากับฟอร์มาลดีไฮด์ 13-14 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1/2 ชั่วโมงโดยไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เรซินที่ได้นำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเพื่อกำจัดน้ำ จะได้สารค่อนข้างเหนียว จะใช้น้ำมันระหุงหรือน้ำมันมะเยา (Tung oil) เป็นตัวทำละลาย ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เรซินที่ได้มีค่า pH เท่ากับ 11.3 ค่าไอโอดีน (Iodine value) 148 กรัมต่อ 100 กรัมของน้ำมัน การผลิตวารนิช (Air-drying varnish) จะมีส่วนผสมประกอบด้วยเรซิน 50 กรัม น้ำมันสน 50 กรัม สารประกอบของตะกั่ว 0.37 กรัม และสารประกอบของแมงกานีส 0.01 กรัม เมื่อทำการเคลือบผิวจะได้ฟิล์มที่สีทึบเหนียว มีความทนทานต่อเบสอ่อน ๆ

ในปี พ.ศ. 1415 L.S. Denver<sup>(11)</sup> ได้ศึกษากระบวนการอิมัลซิฟิเคชัน (Emulsification) ของ CNSL โดยนำ CNSL ทำปฏิกิริยากับฟอร์มาลีน และใช้เอทิลเอมีนเป็นตัวทำละลาย และเติมสารที่ช่วยทำให้เกิดฟิล์มได้ดี ได้แก่ แมงกานีสโรซิเนต และโคบอลต์แอสเฟนทีเนตในอัตราส่วน 1:1 จะได้สารเคลือบผิวที่ทนต่อความชื้นได้ดี

ในปี พ.ศ. 2522 กรรณิการ์ สถาปิตานนท์ และคณะ<sup>(12)</sup> ได้เตรียมวารนิชจาก CNSL ในระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้ CNSL ทำปฏิกิริยากับพาราฟอร์มาลดีไฮด์และใช้ไดเอทิลีนไตรอะมีน เป็นสารเร่งปฏิกิริยา จากการศึกษาพบว่า

ก. เมื่อเติมพาราฟอร์มาลดีไฮด์ และไดเอทิลีนไตรอะมีนในขณะที่ยังไม่ทำให้ CNSL ร้อน จะทำให้ส่วนผสมพุ่งออกจากเครื่องปฏิกรณ์ปฏิกิริยา อัตราส่วนของ CNSL : พาราฟอร์มาลดีไฮด์ : ไดเอทิลีนไตรอะมีน เท่ากับ 100 : 8 : 2 และเติมไซลีน (Xylene) เพื่อปรับความหนืดของวานิชที่ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข. ระยะเวลาที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเดือด ต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และมีตะกอนเกิดขึ้นจากพาราฟอร์มัลดีไฮด์เนื่องจากการกวนไม่ทั่วถึง

ค. ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสจะเกิดปฏิกิริยาได้ดี ในการทดลองนี้พบว่าวิธีที่ดีที่สุด คือ การเตรียมวาร์นิชโดยการเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ส่วนผสมหลังจากปั่นกวนแล้วเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

### 2.3 ความรู้เกี่ยวกับรัก


รักเป็นยางไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งชนชาติที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียรู้จักและนำมาใช้ในการเคลือบ และตกแต่งผิวของวัตถุตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยใช้รักในการเคลือบผิววัตถุประเภทต่าง ๆ เช่น ไม้ เครื่องจักสาน หนัง ผ้า โลหะ เครื่องปั้นดินเผา และหิน เป็นต้น เมื่อรักแข็งตัวแล้วจะมีคุณสมบัติสามารถป้องกันน้ำซึม ไม่ละลายในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ และมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดและเบสได้ดี เทคนิคในการทำเครื่องรักได้พัฒนาสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างศิลปะโบราณวัตถุที่มีการลงรักในสมัยต่าง ๆ ที่เก็บรักษาอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (รูปที่ 2.3-

2.4)



รูปที่ 2.3 พระพุทธรูปขนาดปรก เนื้อโลหะสำริดลงรักปิดทอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้.




รูปที่ 2.4 ตู้พระธรรมหลายประตูมุก

นอกจากคนในสมัยโบราณจะใช้รักในการเคลือบและตกแต่งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในทางศาสนา และเครื่องใช้ประจำบ้าน ก็ยังเป็นที่นิยมนำรักมาใช้ในทางด้านสถาปัตยกรรม ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่ง ที่มีการนำรักมาใช้ในภาพตกแต่งลวดลายต่างๆ ( รูปที่ 2.5-2.6 )

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.5 พระที่นั่งพทไสววรรย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ



รูปที่ 2.6 ภายในพระที่นั่งพทไสววรรย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีการทำเครื่องรักในสมัยเริ่มแรก สันนิษฐานว่าคงจะมีขั้นตอนการทำงานๆ โดยใช้รักษาบนผิววัตถุโดยตรง โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันผิวของวัตถุให้มีความทนทาน ต่อมาได้มีเทคนิคต่าง ๆ ในการทำเครื่องรัก การพัฒนาทำเครื่องรักโดยคำนึงถึงความสวยงาม มีการคิดค้นวิธีการทำรักให้เกิดความมันและเงางาม มีการใช้สีชนิดต่าง ๆ มาผสมกับรักให้เกิดรักสีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเขียนลวดลายต่าง ๆ และเขียนภาพเล่าเรื่องราวต่าง ๆ บนผนังและเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดต่าง ๆ มีการใช้เส้นใยในการเสริมความแข็งแรงของวัตถุ และเริ่มมีการเตรียมพื้นวัตถุและมีการลงรักหลาย ๆ ชั้น และมีการนำเอาโลหะมีค่าต่าง ๆ ได้แก่ ทองและเงินมาประดับเป็นลวดลายบนผิวรัก นอกจากนี้ยังมีการนำเอาวัสดุชนิดอื่น ๆ ได้แก่ เปลือกหอย กระจก และดินเผาเคลือบ มาประดับบนผิวเครื่องรัก

เทคนิคในการทำเครื่องรักในแต่ละประเทศมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละชนชาติต่างมีเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง แม้แต่เครื่องรักที่พบในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย พม่า เวียดนาม ต่างก็มีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน มีผู้ตั้งสมมุติฐานว่าน่าจะเป็นไปได้ที่ชนชาติที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รู้จักการนำรักมาเคลือบภาชนะ เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ และใช้สำหรับตกแต่งและเก็บน้ำมาตั้งแต่ครั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่ก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่จะใช้เป็นหลักฐานในการสนับสนุนข้อเสนอนี้

การนำรักมาใช้ในทางสถาปัตยกรรมของไทยก็มีมากขึ้นโดยมีการลงรักปิดทอง เขียนลวดลายรดน้ำ เขียนรักสีต่าง ๆ ตลอดจนการลงรักประดับมุกตามบานประตู หน้าต่างของโบสถ์ วิหาร พระที่นั่ง ปราสาท และราชวัง เช่น บานประตูประดับมุกพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีมือช่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นอกจากนี้ยังมีลายประดับมุกบานประตูพระมณฑปในพระบรมมหาราชวัง และเป็นที่นิยมในการประดับมุกบนเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ เช่น ตู้พระธรรม หีบพระธรรม โต๊ะ ตะลุ่ม และพาน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าในงานศิลปะของไทยมักจะมีการรักแทรกอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง


งานลงรักปิดทอง เพราะรักจะช่วยจับยึดเนื้อของแผ่นทองที่บางให้คงทนอยู่ได้โดยไม่หลุดลอกออกและมีความมันและเงางาม

การทำเครื่องรักของไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีการทำเครื่องรักกันอยู่ เช่น การทำเครื่องเงินที่เชียงใหม่และการทำเครื่องเรือนประดับมุกที่อยุธยา แต่เป็นที่น่าวิตกอย่างยิ่งถึงงานทางด้านประณีตศิลป์ของไทยในสาขานี้ ซึ่งนับวันจะหมดไป เพราะมีการนำเอาสารสังเคราะห์มาใช้แทนรักธรรมชาติด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ รักธรรมชาติบริสุทธิ์หาได้ยาก มักพบว่ามีสารปลอมปนโดยนำน้ำมันและสารเคมีอื่นมาผสมเข้าไปในรักเพื่อให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในทางการค้า แต่ผลของการปลอมปนนี้ทำให้รักมีคุณภาพต่ำ ไม่เหมาะสำหรับใช้งานในการทำเครื่องรัก อีกสาเหตุที่สำคัญคือรักทำให้เกิดผื่นคัน สำหรับคนที่แพ้รัก และอาการแพ้นี้บางครั้งก็มีอาการรุนแรงมาก นอกจากนี้การที่ช่างเคยใช้รักแล้วหันมานิยมใช้สารสังเคราะห์แทนรักธรรมชาติ ก็เนื่องจากรักธรรมชาติมีคุณสมบัติแห้งช้า ทำให้ขั้นตอนในการเตรียมชั้นรักเคลือบผิวแต่ละชั้น ใช้เวลานานมากแต่ละชั้นงานต้องใช้เวลาอันนานเป็นเดือน ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.3.1 จำแนกประเภทของต้นรัก

ต้นไม้ที่ให้รักมีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงศ์มะม่วง (Anacardiaceae) ต้นไม้ในวงศ์นี้มีอยู่ 2 สกุล คือ Rhus และ Melanorrhoea ดังแสดงในแผนผังที่ 2.1



แผนผังที่ 2.1 การจำแนกประเภทของต้นรัก

ต้นไม้ในสกุล Rhus มีอยู่ 4 ชนิด ที่ให้รัก ได้แก่ Rhus vernicifera (ต้นรักจีนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นรักญี่ปุ่น) Rhus succedanea (ต้นรักเวียดนาม) Rhus ambigua และ Rhus trichocarpa (เส) ต้นรักที่นับว่ามีความสำคัญที่สุดในสกุลนี้ คือ ต้นรักจีนซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน และได้มีการนำมาปลูกในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ไม้ที่ใช้เป็นแหล่งเก็บรักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องรักในประเทศจีนและญี่ปุ่น ในปีหนึ่ง ๆ มีการใช้รักจำนวนมาก จึงมีการปลูกสวนรักในทั้งสองประเทศ เพื่อใช้ในการเก็บรักโดยเฉพาะในประเทศจีนมีการส่งรักเป็นสินค้าออก สำหรับต้นรักเวียดนามมีลักษณะทั่วไปคล้ายต้นรักจีน (รูปที่ 2.7) พบในหมู่เกาะญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้เป็นแหล่งเก็บรักเพื่อใช้ในการทำเครื่องรักของประเทศเวียดนาม ในประเทศไทยกรมป่าไม้ได้ทำการทดลองนำต้นรักเวียดนามมาปลูกเป็นแปลงทดลองที่บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำ ดอยเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Rhus ambigua พบในหมู่เกาะญี่ปุ่นและไต้หวัน ใช้เป็นแหล่งเก็บรักเพื่อใช้ในการทำเครื่องรัก

ในได้หวัน สำหรับ *Rhus trichocarpa* พบในประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น

ส่วนต้นไม้ในสกุล *Melanorrhoea* มีอยู่ 2 ชนิด ไม้ในสกุลนี้ที่ให้รัก ได้แก่ *Melanorrhoea usitata* ( ต้นรักใหญ่ หรือเรียกว่า ต้นรักนมา ) ใช้เป็นแหล่งเก็บรักเพื่อใช้ในการทำเครื่องรักในประเทศไทย และพม่า อีกชนิดหนึ่ง คือ *Melanorrhoea laccifera* พบในประเทศจีน และใช้เป็นแหล่งเก็บรักใช้ในการทำเครื่องรักในประเทศจีนตอนใต้<sup>(16)</sup>



รูปที่ 2.7 ต้นรักเวียดนาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.3.2 องค์ประกอบทางเคมีของยางรัก

รักนอกจากจะใช้มากในงานด้านประติมาศิลป์มาตั้งแต่โบราณกาล เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นมากมาย ได้แก่ มีความเงางามมันวาว และมีความสามารถทนทานต่อการเสื่อมสภาพโดยกระบวนการต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ทำให้เหมาะสำหรับใช้เคลือบป้องกันวัตถุไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพ แต่รักก็มีข้อเสียคือ มีคุณสมบัติเป็นพิษ เพราะสามารถทำให้เกิดอาการผื่นคันบนผิวหนังกับบุคคลที่แพ้ ในบางรายมีอาการรุนแรงมากโดยการแพ้จะเกิดการอักเสบและบวม ลักษณะของการแพ้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการแพ้ที่เกิดจากการสัมผัสต้น Poison ivy<sup>17</sup> ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่พบบ่อยในยุโรปและอเมริกา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมาก ให้ความสนใจในการทำวิจัยวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของรัก เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านพิษวิทยา นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุประเภทเครื่องรัก โดยใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของรักที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมเครื่องรัก และการศึกษาทั่วโลกและกระบวนการแข็งตัวของรัก

ในปี พ.ศ. 2465 นักเคมีชาวญี่ปุ่นได้ทำการวิเคราะห์รักที่ได้จากต้นรักญี่ปุ่น ต้นรักเวียดนาม และต้นรักใหญ่<sup>18</sup> พบว่าองค์ประกอบของรักแต่ละชนิดเป็นของผสม ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์หลายชนิด ซึ่งมีโครงสร้าง คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่ใกล้เคียงกันมาก จนไม่สามารถที่จะแยกให้เป็นสารประกอบบริสุทธิ์แต่ละตัว เพื่อนำมาศึกษาหาโครงสร้างที่แท้จริงได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสารประกอบที่อยู่ในรักเป็นสารที่ไม่เสถียร สามารถเกิดการสลายตัวเป็นสารอื่นอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับอากาศ และแสง ผลวิเคราะห์สามารถสรุปไว้ในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ต้นรัก และองค์ประกอบหลักทางเคมีของรัก

ชื่อทางพฤกษศาสตร์	แหล่งที่พบ	ชื่อสามัญ	องค์ประกอบหลักทางเคมี
<u>Rhus</u> <u>vernificera</u>	จีน , ญี่ปุ่น, เกาหลี	รักจีน หรือ รักญี่ปุ่น	Urushiol
<u>Rhus</u> <u>succedane</u>	ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, เวียดนาม	รักเวียดนาม	Laccol
<u>Melanorrhoea</u> <u>usitata</u>	พม่า , ไทย, เขมร, ลาว	รักใหญ่ หรือ รักพม่า	Thitsiol

ต่อมาเมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าขึ้น มีการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในงานทางด้านเคมีวิเคราะห์ ทำให้สามารถที่จะใช้ในการแยก และศึกษาวิเคราะห์หาสูตรโครงสร้างทางเคมีของส่วนผลมที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น รัก ซึ่งไม่สามารถที่จะแยกได้โดยวิธีการทั่วไป และมีรายงานว่า urushiol ซึ่งใช้เป็นชื่อรวมเรียกลสารประกอบที่พบในรักญี่ปุ่น มีส่วนประกอบของสารประกอบอินทรีย์ถึง 18 ชนิด<sup>(19-22)</sup> และ thitsiol ซึ่งใช้เป็นชื่อรวมเรียกลสารประกอบที่พบในรักใหญ่ ประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์ถึง 28 ชนิด<sup>(23-24)</sup> และมีรายงานว่านักวิทยาศาสตร์สามารถสังเคราะห์สารประกอบที่พบในรักญี่ปุ่น และรักใหญ่ในห้องปฏิบัติการได้<sup>(25-27)</sup>

รักเป็นของเหลวประกอบด้วยโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์หลายชนิด ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยโมเลกุลของสารประกอบเหล่านี้จำนวนมากจะมาเชื่อมต่อกัน กลายเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่โดยเอ็นไซม์ laccase กระบวนการนี้ เรียกว่า พอลิเมอไรเซชัน (Polymerisation) ซึ่งจะทำการเกิดการแข็งตัว กระบวนการแข็งตัวของรักค่อนข้างสลับซับซ้อน ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ได้มีนักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษากระบวนการแข็งตัว

ของรัก<sup>(๒๕-๓๑)</sup> แต่ก็ยังไม่สามารถจะหาคำตอบที่ชัดเจนได้ การศึกษากลไกในกระบวนการแข็งตัวของรักในปัจจุบันนี้มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ให้ความสนใจ และทำการวิจัยในเรื่องนี้อยู่

#### 2.4 ความคงทนของรักในการรักษาเนื้อไม้

มีบันทึกเป็นจำนวนมากกล่าวอ้างถึงความคงทนของรักที่แข็งตัวแล้ว ว่ามีสมบัติสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดและเบส และยังยืนยันถึงความคงทนของรักต่อสภาวะแวดล้อม แต่ไม่ปรากฏว่ามีรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องนี้ที่กล่าวถึงระยะเวลาที่แน่นอนว่าแผ่นฟิล์มของรักที่แข็งตัวแล้ว จะสามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดและเบสได้นานที่สุดกี่ปี

เนื่องจากการเตรียมรายงานนี้ต้องทำในระยะเวลาจำกัด การทดลองนำรักมาทาบนชิ้นงานแล้วทดสอบดูความคงทนของรักที่สามารถป้องกันรักษาเนื้อไม้ จะต้องใช้เวลาในการศึกษาเป็นระยะเวลานาน ถึงแม้ว่าจะมีการใช้เครื่องมือ Weathering test ก็ตาม

จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่า ได้มีการนำเอารักมาใช้ในการรักษาเนื้อไม้ตั้งแต่สมัยโบราณกาล ด้วยเหตุนี้วิธีการที่เหมาะสมวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาความคงทนของรักในการรักษาเนื้อไม้ คือ การศึกษาเปรียบเทียบจากสภาพของศิลปโบราณวัตถุประเภทไม้ที่เคลือบรักษาด้วยรักที่พบในปัจจุบัน ว่ามีการเสื่อมสภาพไปมากน้อยเพียงใดจากสภาพเริ่มแรกที่เคลือบด้วยรักในสมัยโบราณ ถึงแม้ว่าการศึกษาด้วยวิธีการนี้ จะไม่สามารถยืนยันผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำนัก เพราะขึ้นอยู่กับตัวแปรจำนวนมาก แต่อย่างน้อยที่สุดก็สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการศึกษาความคงทนของรักในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้

การศึกษาความคงทนของรักในการรักษาเนื้อไม้ โดยศึกษาจากสภาพของศิลปโบราณวัตถุที่พบในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับสภาพสมบูรณ์เมื่อเริ่มทำครั้งแรกว่าระยะเวลาจำนวนปีที่ผ่านมา สภาพของเนื้อไม้ที่ได้รับการเคลือบด้วยรักจะเสื่อมสภาพมากน้อยเพียงใด โดยจะแยกพิจารณาเป็น 3 ประเภท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 2.4.1 อายุการใช้งานของรักเมื่อแห้งตัวแล้ว

ชาวจีนรู้จักการนำรักมาใช้ในการเคลือบตกแต่งและรักษาเนื้อไม้มานานกว่า 4,000 ปีมาแล้ว การขุดค้นทางโบราณคดีในปี พ.ศ. 2516 ในประเทศจีน ที่ Thai-hsit-shun พบภาชนะไม้ที่เคลือบด้วยรักและได้มีการกำหนดอายุว่าอยู่ในราชวงศ์ฉาง (Shang Dynasty) ซึ่งมีอายุเก่าแก่ประมาณ 3,200-3,300 ปี ถึงแม้สภาพของไม้ที่เป็นตัวโครงภายในจะเสื่อมสภาพชำรุดไปตามกาลเวลา แต่สภาพของตัวเนื้อรักเองยังคงสภาพดีอยู่ โดยจะเห็นได้จากลักษณะของเนื้อรัก และลวดลายต่าง ๆ บนเนื้อรักที่ยังเห็นได้อย่างชัดเจนเด่นชัด ดังแสดงในรูปที่ 2.8 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่ารักเมื่อแห้งตัวแล้วจะสามารถทนทานอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติได้นานเป็นเวลาหลายพันปี




รูปที่ 2.8 ชิ้นส่วนของเนื้อรักที่ใช้เคลือบภาชนะที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ Thai-hsit-shun ประเทศจีน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 2.4.2. อายุการใช้งานของรักที่ใช้ในการรักษาเนื้อไม้ที่เก็บไว้ภายในอาคาร

จะพบศิลปโบราณวัตถุประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมาก ที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งเป็นของรัฐบาล และภายในพิพิธภัณฑสถาน ตัวอย่างเช่น ตู้พระธรรมลายรดน้ำ ฝีมือครูวัดเชิงหวาย ทำขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ขณะนี้จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อนั้นอายุมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็มีอายุมากกว่า 200 ปีขึ้นไป จากการสำรวจสภาพปรากฏว่าตัวเนื้อไม้ยังอยู่ในสภาพแข็งแรงดี ในส่วนลวดลายรดน้ำยังคงสภาพเด่นชัดให้เห็นชัดเจนอยู่บนผิวเนื้อรัก ดังแสดงในรูปที่ 2.9 จะมีส่วนที่ชำรุดอยู่เล็กน้อย จากการทำลายของปลวกตรงบริเวณขาตู้เท่านั้น



รูปที่ 2.9 ตู้พระธรรมไม้ลายรดน้ำ ฝีมือครูวัดเชิงหวาย ศิลปอยุธยา  
พุทธศตวรรษที่ 22-23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อีกตัวอย่างหนึ่งที่จะขอขมาพิจารณาในที่นี้ คือ พระพุทธรูปทรงเครื่อง-  
ประทับเป็นศิลปะล้านนา อายุราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 24 ทำขึ้นด้วยไม้ลงรักปิดทอง  
ตั้งแสดงในรูปที่ 2.10 สันนิษฐานว่าเจ้าผู้ครองนครน่านให้สร้างขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียง  
กับวิหารวัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จะเห็นว่าทั้งเนื้อไม้และเนื้อรักยังอยู่ใน  
สภาพสมบูรณ์ดี ถึงแม้ว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

จะเห็นได้ว่า ไม้ที่เคลือบรักษาด้วยรักเมื่อเก็บภายในอาคารจะสามารถคง  
สภาพที่ดีอยู่ได้นับเป็นร้อยปี โดยไม่แสดงร่องรอยของการเสื่อมสภาพให้เห็น



รูปที่ 2.10 พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน ศิลปะล้านนา สร้างด้วยไม้ลงรักปิดทอง  
อายุราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 24

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 2.4.3. อายุการใช้งานของรักที่ใช้ในการรักษาเนื้อไม้ที่อยู่นอกอาคาร

ในสมัยโบราณ นอกจากจะใช้รักในการเคลือบตกแต่งผิวของวัตถุ ตั้งแต่ชิ้นงานขนาดเล็กจนถึงชิ้นงานขนาดใหญ่แล้ว ยังใช้รักกับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยใช้รักทรา เคลือบ ตกแต่ง และ เป็นตัวประสานให้แผ่นทองคำเปลวติดบนเนื้อวัตถุ เช่น เนื้อไม้ เป็นต้น และยังใช้เป็นกาวในการติดแผ่นกระจกประดับบนเนื้อไม้ นอกจากนี้ยังมีการนำรักมาผสมกับแร่ซิงแนบาร์ (ZnS) ได้ชาติ ซึ่งมีสีแดงใช้เป็นสีทาบนเนื้อไม้ จะพบเห็นลักษณะของการใช้ชาติทาบนสถาปัตยกรรมไม้ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์


ลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบนี้ ยังหาชมได้หลายแห่งภายในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างเช่น พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า เริ่มสร้างในปีเดียวกันกับพระบรมมหาราชวัง ต่อมาพระราชวังหน้านี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ อาทิเช่น พระที่นั่งจักรีมหาสมาคม พระที่นั่งพุทธไสยาสน์ พระที่นั่งอัครราชรังษดิศม์หมู่พระวิมาน และพระที่นั่งอัครราชานุสรณ์ เป็นต้น ในพระที่นั่งแต่ละองค์มีส่วนของหลังคาจะประกอบด้วยหน้าบันซึ่งทำด้วยไม้แกะสลักลวดลายที่งดงาม และประดับด้วยกระจก ดังแสดงในรูปที่ 2.11 และ 2.12 ลวดลายบางส่วนได้ทำลวดลายที่อมรินทร์ เมื่อครั้งสมเด็จพระรัตนโกสินทร์ 200 ปี จะเห็นได้ว่า นอกจากรักจะทำหน้าที่ตกแต่งลวดลายให้กับหน้าบันแล้ว ยังทำหน้าที่เคลือบรักษาเนื้อไม้ไว้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะถูกแดดถูกฝนเป็นเวลานานนับร้อยปี รักจะช่วยทำหน้าที่ชะลอการเสื่อมสภาพของเนื้อไม้และยึดอายุการใช้งานของไม้ให้นานขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.11 ซุ้มเรือนหลังคาพระที่นั่งหม่อมพระวิมานด้านทิศใต้  
ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ



รูปที่ 2.12 ภาพรายละเอียดของหน้าบันในรูปที่ 2.11 แสดงให้เห็น  
ลวดลายไม้จำหลักสมัยรัตนโกสินทร์ระดับแรก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.5 ความรู้พื้นฐานของกระบวนการพอลิเมอไรเซชันของ CNSL กับ ฟอว์มาลดีไฮด์

CNSL มีความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเป็นวัสดุเคลือบผิว และสามารถตกแต่งวัสดุให้มีความสวยงาม (Decorative) และป้องกัน (Protective) แผลงกักกัน คุณภาพของสารเคลือบผิวที่ผลิตได้จาก CNSL ขึ้นอยู่กับระดับปริมาณของสารไม่อิ่มตัว (Degree of unsaturation) โดยทำการทดสอบหาค่าไอโอดีน (Iodine value) อัตราเร็วของการแห้ง (Drying time) ของสารเคลือบผิวที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับค่าไอโอดีนดังแสดงในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 แสดงปริมาณค่าไอโอดีนที่มีผลต่อการแห้งของสารเคลือบผิววัสดุ

ประเภทของวัสดุเคลือบผิว	ค่าไอโอดีน(กรัม/100กรัมของ CNSL)
1. ชนิดแห้ง (Drying)	>140
2. ชนิดกึ่งแห้ง (Semi-drying)	125-140
3. ชนิดไม่แห้ง (Non-drying)	<125


### 2.5.1 ปฏิกริยาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพอลิเมอไรเซชันของ CNSL

ในกระบวนการผลิตน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์จะให้ความร้อน ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาทำให้กรดอนุภาคคีลสลายตัวเนื่องจากความร้อน (hot decarboxylation) ได้สารประกอบคาร์บอนอล ดังนั้นสารประกอบอินทรีย์ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ จะเป็นของผสมของสารประกอบฟีนอล ที่มีไฮดรอกซิลจำนวน 15 อะตอม การเกิดปฏิกิริยาดีคาร์บอซิเลชัน เนื่องจากความร้อน สามารถเขียนปฏิกิริยาได้ดังสมการข้างล่างนี้




เรซินฟีนอลิกที่เตรียมได้มี 2 ประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสารประกอบฟีนอลกับฟอร์มัลดีไฮด์ และสภาวะความเป็นกรด-เบสของส่วนผสม

1. เรซินรีโซล (Resol resins) เตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างฟีนอลกับฟอร์มัลดีไฮด์ที่มากเกินไปในสภาวะเบส อัตราส่วนระหว่างฟีนอลต่อฟอร์มัลดีไฮด์ที่ใช้ อยู่ในช่วงประมาณ 1:1.5 ถึง 2 จะเกิดปฏิกิริยาดังนี้




เมื่อปฏิกิริยาความแน่นเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จะได้ของผสมหลายตัวของพอลิเมอร์โอลิโกแอลกอฮอล์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ โดยฟีนอลจะถูกเชื่อมโยงด้วยหมู่  $-CH_2-$  และ  $-CH_2-O-CH_2-$  เนื่องจากอัตราส่วนโมลของฟอร์มัลดีไฮด์มีมากกว่าฟีนอล เรซินรีโซลที่ได้จะมีสถานะเป็นของเหลวเมื่อโมเลกุลของเรซินรีโซลมีวงแหวนเบนซีนประมาณ 1-2 วงในโมเลกุล และจะมีสถานะเป็นของแข็ง ถ้าโมเลกุลของเรซินรีโซลมีวงแหวนเบนซีน 3-4 วง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้






เรซินรีโซลที่เตรียมได้ สามารถละลายในตัวทำละลายอินทรีย์และหลอมได้ สามารถทำให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นโครงสร้างร่างตาข่ายโดยใช้ความร้อน โครงสร้างโมเลกุลของเรซินรีโซลจะเกิดการเชื่อมโยงโดยหมู่เมทิลีนเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะมีหมู่เชื่อมโยงอีเทอร์ด้วย ดังรูปที่แสดงข้างล่างนี้




2. เรซินโนโวลอค (Novolak resins) เตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างฟีนอลกับฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้อัตราส่วนประมาณ 1:0.9 ในสภาวะกรด ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาควบแน่นดังสมการต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




2, 4' และ 4, 4' - ไดไฮดรอกซีไดฟีนิลมีเทน จะเกิดปฏิกิริยากับ  
 ฟอรัมาลดีไฮด์ต่อไป จะได้สารประกอบพอลิโนวเคลียร์พีนอล เนื่องจากในกระบวนการผลิต  
 มีสารประกอบพีนอลมากกว่าฟอรัมาลดีไฮด์ จึงสามารถควบคุมน้ำหนักโมเลกุลไม่ให้สูง  
 เกินไป โดยปกติเรซินโนวเคลจะมียางหนวนเบนซินประมาณ 5-6 วงในโมเลกุล ดัง  
 รูปที่แสดงต่อไปนี้



Novolak

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เนื่องจากเรซินโนโวแลคที่เตรียมได้ไม่มีหมู่เมทิลอล จึงไม่เกิดปฏิกิริยา  
การเชื่อมโยงโดยใช้ความร้อน ดังนั้นในการเชื่อมโยงจะใช้สารเชื่อมโยง ซึ่งเป็นสาร  
ประกอบจำพวกเอมีน (amine) เช่น เอกซะเมทิลีนเตตระมิน (HMT) เป็นสาร  
เชื่อมโยง ซึ่งฟีนอลจะเชื่อมโยงด้วยหมู่เมทิลีน และมีอะตอมของไนโตรเจนในโมเลกุล  
ดังรูปที่แสดงข้างล่างนี้



## 2.6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคลือบผิว

### 2.6.1 ลักษณะของสารเคลือบผิว

จุดประสงค์ในการเคลือบผิววัสดุ เพื่อความสวยงาม และป้องกันความ  
เสียหายอันเกิดแก่วัสดุ สารเคลือบผิวที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้


1) รงควัตถุ (Pigment) มีคุณสมบัติป้องกันวัสดุและช่วยให้มีความสวยงาม  
ได้แก่ ทีเทเนียมไดออกไซด์ เมื่อนำไปเคลือบผิววัสดุจะให้สีขาว ดังนั้น จึงใช้เป็นรงควัตถุ  
สีขาว

2) สารช่วยในการยึดติด (Binder) เป็นสารที่ช่วยในการประสาน  
รงควัตถุให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้ผิววัสดุเรียบ และมีสมบัติในการยึดติดกับพื้นผิว  
ของวัสดุได้ดี มีสมบัติช่วยป้องกันผิววัสดุ และทำให้วัสดุมีความสวยงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3) ตัวทำละลาย (Solvent) ช่วยทำให้สารเคลือบผิวสามารถใช้งานได้สะดวก ทำให้การเคลือบสม่ำเสมอทั่วทั้งวัสดุ โดยตัวทำละลายจะช่วยปรับความหนืดและการไหลของสารเคลือบผิว

สารเคลือบผิวที่ไม่เติมรงควัตถุ เรียกว่า วาณิช (Vanish) ส่วนสารเคลือบผิวที่มีรงควัตถุเรียกว่า สีทา (Paint) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ สามารถแสดงได้ในแผนผังที่ 2.2



แผนผังที่ 2.2 ประเภทของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารเคลือบผิว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.6.2 คุณสมบัติของฟิล์มสารเคลือบผิว

สารเคลือบผิววัสดุที่ดีเมื่อใช้เคลือบแล้ว จะเกิดเป็นฟิล์มเคลือบผิวที่มีความหนาและแข็งเพียงพอที่จะทำให้เกิดความสวยงามและความทนทาน ทั้งยังสามารถซ่อมแซมหรือเคลือบใหม่ได้อีก ซึ่งคุณสมบัติของฟิล์มที่ดีสามารถพิจารณาได้จากลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

### 1) แรงยึดเกาะระหว่างสารเคลือบผิวกับวัสดุ

สารเคลือบผิวจะต้องมีแรงยึดเกาะกับวัสดุที่ดี ในการใช้สารเคลือบผิวก่อนใช้สารเคลือบผิว ควรจะทำความสะอาดฝุ่นละอองที่เกาะกระจายอยู่บนผิวของวัสดุที่จะทำการเคลือบผิว และทำการปรับปรุงพื้นผิววัสดุก่อน เช่น ทำการปรับปรุงผิววัสดุทางเชิงกล ซึ่งสามารถทำได้โดยการขัดกระดาษทราย หรือปรับปรุงผิววัสดุทางเคมี โดยใช้ น้ำยาล้างผิววัสดุ (primer) เพื่อช่วยให้วัสดุสามารถเคลือบผิวติดได้ง่ายและทำให้สารเคลือบผิวสามารถยึดเกาะกับวัสดุได้ดี โดยทั่วไป คุณสมบัติของฟิล์มที่ดีจะขึ้นอยู่กับความสามารถที่ทำให้พื้นผิววัสดุเปียก และแรงดึงดูดกันทางเคมีระหว่างโมเลกุลของสารเคลือบผิวกับโมเลกุลของวัสดุ

### 2) ความแข็ง (Hardness) ความเหนียว (Toughness) และการทนทานต่อการใช้งาน (Durability)

คุณสมบัติข้อนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารเคลือบผิว เช่น ชนิดของสารที่ช่วยในการยึดติด รงควัตถุ พลาสติกไซเซออร์ และ สเตบิลไลเซออร์ เป็นต้น

### 3) ความสามารถในการโค้งงอได้ (Flexibility)

พอลิเมอร์ชนิดแข็งมักจะมีความเปราะ เมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แผ่นฟิล์มที่เคลือบก็จะแตกร้าวได้ง่าย ส่วนพอลิเมอร์ที่มีสมบัติยืดหยุ่นจะมีความสามารถในการโค้งงอได้ดี และเมื่อใช้พลาสติกไซเซออร์ จะทำให้พอลิเมอร์มีสมบัติในการโค้งงอได้ดีขึ้น

### 4) การเปลี่ยนสี และความแข็งแรงของฟิล์ม

น้ำ ออกซิเจนในอากาศ และแสงอัลตราไวโอเล็ต สามารถทำลายพันธะทางเคมีของพอลิเมอร์ได้ ทำให้พอลิเมอร์เกิดการสลายตัว ซึ่งจะทำให้ฟิล์มของสารเคลือบ

ผิวแตกร้าว และความมันวาวลดลง นีลล์ของสารเคลือบผิวที่ทิ้งไว้กลางแจ้ง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีได้ เนื่องจากแสงอัลตราไวโอเล็ต

5) ความยากง่ายในการซ่อมแซม และการเคลือบผิววัสดุใหม่

หลังจากการเคลือบผิวบนวัสดุแล้ว สารเคลือบผิวที่มีส่วนผสมของสารช่วยในการยึดติดซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติก จะสามารถละลายในตัวทำละลายได้ แต่ในกรณีของสารเทอร์โมเซตจะไม่สามารถละลายได้ ดังนั้นในการเคลือบผิวใหม่จะทำการขัดสารเคลือบผิวเก่าที่เคลือบออกก่อน สำหรับสารเคลือบผิวเทอร์โมพลาสติก โดยจะใช้เพียงกระดาษทรายชนิดละเอียด และล้างด้วยตัวทำละลายอีกเล็กน้อย ก็จะสามารถปรับปรุงผิวให้เหมาะต่อการเคลือบผิวใหม่ ส่วนสารเคลือบผิวเทอร์โมเซตจะต้องทำการขูดผิวที่เคลือบเก่าออกให้หมด แล้วจึงจะทำการเคลือบใหม่ด้วยสารเคลือบผิว



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ ๓

### การทดลองและดำเนินการ

#### 3.1 สารเคมีที่ใช้

- 3.1.1 น้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (CNSL)
- 3.1.2 พอร์มาลีน (สารละลาย 37 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของพอร์มาลดีไฮด์ในน้ำ)
- 3.1.3 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
- 3.1.4 ทอลูอิน (Toluene)
- 3.1.5 เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนต (HMDI)
- 3.1.6 กรดกำมะถันเข้มข้น ( $H_2SO_4$ )

#### 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

- 3.2.1 ขวดแก้วกันกลม ขนาด 500 มิลลิลิตร
- 3.2.2 คอนเดนเซอร์ ใช้ระบบหล่อเย็นโดยเครื่องทำความเย็น
- 3.2.3 เทอร์โมมิเตอร์ ที่ใช้วัดอุณหภูมิในช่วง 0-300 องศาเซลเซียส
- 3.2.4 ชุดให้ความร้อนอ่างน้ำมันพาราฟิน รุ่น IKA-HEIZBAD HBR-150  
Janke and Kunkel Gmb
- 3.2.5 บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร
- 3.2.6 แปรงทาน้ำมันวานิช
- 3.2.7 ถังมือยางทนน้ำมัน
- 3.2.8 เครื่องปฏิกรณ์ปฏิกริษาขนาด 2 ลิตร
- 3.2.9 ใยพัดกววน
- 3.2.10 แท่งกววนแม่เหล็ก (Magnetic bar)
- 3.2.11 เดซีเคเตอร์
- 3.2.12 มอเตอร์ชนิดปรับรอบได้ รุ่น RW 20 Janke and Kunkel Gmb

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 3.2.13 มิติดัดเทป ที่มีความคมเพียงพอที่จะกรีดลงบนแผ่นฟิล์มได้ดี
- 3.2.14 เทป มีขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร เป็นเทปใสให้แสงผ่านได้บ้าง  
(Semi-transparent pressure-sensitive tape)
- 3.2.15 ยางลบดินสอที่เสียบปลายแท่งดินสอ
- 3.2.16 แสงไฟ ที่ช่วยให้สังเกตเห็นรอยต่าง ๆ ได้ชัดเจน
- 3.2.17 แว่นขยาย

### 3.3 วิธีการทดลอง

#### 3.3.1 การปรับปรุง CNSL

ชั่ง CNSL ในปริมาณ 1000 กรัม เติมกรดกำมะถันเข้มข้น 15 กรัม โดยค่อย ๆ หยดช้า ๆ และล้างกรดที่เหลือนด้วยน้ำ 10 มล. กวนของผสมในเครื่องปฏิกรณ์ปฏิกิริยาขนาด 2 ลิตรที่อัตราเร็วของใบพัด 300 รอบต่อนาที ทำการรีฟลักซ์ (reflux) โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ 40 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิจนถึง 120 องศาเซลเซียส และให้ความร้อนต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง จากนั้นนำน้ำมัน CNSL ที่ได้เทออกจากเครื่องปฏิกรณ์ปฏิกิริยาเพื่อทำการกรองเอาสิ่งสกปรกที่เป็นกากต่าง ๆ ออก โดยใช้ลำลีไล์ในกรวยแก้ว น้ำมันที่ได้นี้เรียกว่า น้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว

#### 3.3.2 การเตรียมเรซินรีโซลโดยใช้อัตราส่วนระหว่าง CNSL ที่ผ่านการปรับปรุง ต่อฟอร์มัลดีไฮด์ เท่ากับ 1:1.5

ชั่ง CNSL ที่ผ่านการปรับปรุงจำนวน 100 กรัม เติม NaOH ปริมาณ 1.8 กรัมที่ละลายในน้ำกลั่นเล็กน้อย เติมลงใน CNSL ที่อยู่ในขวดก้นกลมที่มีปริมาตร 500 มล. ทำการปั่นกวนเป็นเวลาประมาณ 30 นาที เติมฟอร์มัลดีไฮด์จำนวน 40.5 กรัม แล้วเติม NaOH อีก 1.5 กรัม และทอลูอีน 80 มิลลิลิตร ลงไปพร้อมกัน แล้วตั้งเครื่องต้มกลั่น (reflux) โดยทำการปั่นกวนที่อัตราความเร็วของใบพัด 300 รอบต่อนาที และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะได้เรซินรีโซล No.1

ส่วนเรซินรีโซล No.2 จะให้ความร้อนเป็นเวลา 5 ชั่วโมง

3.3.3 การเตรียมเรซินรีโซลโดยการเตรียมผ่านเรซินโนโวแลคและใช้อัตราส่วนระหว่าง CNSL ที่ผ่านการปรับปรุงต่อฟอร์มัลดีไฮด์เท่ากับ 1:1.5

ซึ่ง CNSL ที่ผ่านการปรับปรุง 100 กรัม เติมฟอร์มัลดีไฮด์ตามอัตราส่วนต่าง ๆ ใส่ในขวดก้นกลมขนาด 500 มิลลิลิตร ตั้งเครื่องต้มกลั่น (reflux) และให้ความร้อนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง เติมทอลูอิน 80 มิลลิลิตร ลงไปในสารละลายเพื่อลดความหนืด และให้ความร้อนต่อเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง เรซินที่ได้ในขั้นตอนนี้จะเป็นเรซินโนโวแลค

นำเรซินโนโวแลคที่เตรียมได้มาปรับสภาพให้เป็นเบสโดยเติม NaOH 1.8 กรัม ที่ละลายในน้ำกลั่นเล็กน้อยลงในเรซินโนโวแลคที่เตรียมได้ ทำการปั่นเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นจึงเติมฟอร์มัลดีไฮด์ตามอัตราส่วนต่าง ๆ และเติม NaOH อีก 1.5 กรัม และให้ความร้อนที่เวลาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการเชื่อมโยงกับหมู่ฟีนอลที่เหลืออยู่ในเรซินโนโวแลค หลังจากเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง เติมทอลูอิน 50 มิลลิลิตร เพื่อปรับความหนืด และให้ความร้อนต่อที่เวลาต่าง ๆ กันดังนี้ เรซินที่ได้ในขั้นตอนนี้คือ เรซินรีโซล

เรซินรีโซล No.3 อุณหภูมิที่ใช้ตลอดการทดลอง 90 องศาเซลเซียส

- ในขั้นเตรียมเป็นโนโวแลคใช้ฟอร์มัลดีไฮด์ 24.3 กรัม (1:0.9)
- ในขั้นเตรียมเป็นรีโซลใช้ฟอร์มัลดีไฮด์ 16.2 กรัม (1:0.6) เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

เรซินรีโซล No. 4 อุณหภูมิที่ใช้ตลอดการทดลอง 90 องศาเซลเซียส

- ในขั้นเตรียมเป็นโนโวแลคใช้ฟอร์มัลดีไฮด์ 16.2 กรัม (1:0.6)
- ในขั้นเตรียมเป็นรีโซลใช้ฟอร์มัลดีไฮด์ 24.3 กรัม (1:0.9) เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

เรซินรีโซล No.5 อุณหภูมิที่ใช้ตลอดการทดลอง 120 องศาเซลเซียส

- ในขั้นเตรียมเป็นโนโวแลคใช้ฟอร์มัลดีไฮด์ 24.3 กรัม (1:0.9)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ในขั้นเตรียมเป็นรีโซลไฟฟอ์มาลีน 16.2 กรัม (1:0.6) เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

เรซินรีโซล No.6 อุณหภูมิที่ใช้ตลอดการทดลอง 120 องศาเซลเซียส

- ในขั้นเตรียมเป็นโนโวแลคไฟฟอ์มาลีน 16.2 กรัม (1:0.6)
- ในขั้นเตรียมเป็นรีโซลไฟฟอ์มาลีน 24.3 กรัม (1:0.9) เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

3.3.4 การเตรียมเรซินโนโวแลค โดยใช้อัตราส่วนระหว่าง CNSL กับฟอ์มาลีน เท่ากับ 1:1 และ 1:1.5 โมลตามลำดับ

ซึ่ง CNSL ที่ผ่านการปรับปรุงจำนวน 100 กรัม สำหรับอัตราส่วน 1:1 จะใช้ฟอ์มาลีน 27 กรัม และสำหรับอัตราส่วน 1:1.5 จะใช้ฟอ์มาลีน 40.5 กรัม ใส่ลงในขวดก้นกลมขนาด 500 มิลลิลิตร ตั้งเครื่องต้มเครื่องต้มกลั่น (reflux) กวนและให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นเติม ทอลูอินจำนวน 80 มิลลิลิตร ลงไปเพื่อลดความหนืดของสารละลายกวนและให้ความร้อน ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 3, 4 และ 5 ชั่วโมงตามลำดับ เรซินที่ได้คือ เรซินโนโวแลค

เรซินโนโวแลค No.1 ใช้อัตราส่วนระหว่าง CNSL กับฟอ์มาลีน 1:1  
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

เรซินโนโวแลค No.2 ใช้อัตราส่วนระหว่าง CNSL กับฟอ์มาลีน 1:1  
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

เรซินโนโวแลค No.3 ใช้อัตราส่วนระหว่าง CNSL กับฟอ์มาลีน 1:1  
ใช้เวลา 4 ชั่วโมง

เรซินโนโวแลค No.4 ใช้อัตราส่วนระหว่าง CNSL กับฟอ์มาลีน 1:1  
ใช้เวลา 5 ชั่วโมง

เรซินโนโวแลค No.5 ใช้อัตราส่วนระหว่าง CNSL กับฟอ์มาลีน 1:1.5  
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เรซินโนโวแลค No.6 ใช้อัตราส่วนระหว่าง CNSL กับฟอร์มาลีน 1:1.5  
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

เรซินโนโวแลค No.7 ใช้อัตราส่วนระหว่าง CNSL กับฟอร์มาลีน 1:1.5  
ใช้เวลา 4 ชั่วโมง

เรซินโนโวแลค No.8 ใช้อัตราส่วนระหว่าง CNSL กับฟอร์มาลีน 1:1.5  
ใช้เวลา 5 ชั่วโมง

นำเรซินที่ได้มาวัดความหนืดที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่อง  
บรูคฟีลด์ รุ่น LVT โดยใช้ความเร็วและแกนหมุนที่เหมาะสม หลังจากวัดความหนืด  
เทวานิชที่ได้ลงในขวดแก้วปิดฝาให้สนิทเพื่อรอการแยกชั้นน้ำ

### 3.3.5 การเตรียมวานิชที่เหมาะสมในการเคลือบผิวไม้

เรซินรีโซล เมื่อแยกชั้นน้ำสมบูรณ์แล้วให้เทเก็บไว้ในขวดแก้วที่มีฝาปิดมิดชิด  
เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเกิดการแข็งตัว เรซินที่ได้มีคุณสมบัติเป็นวานิชใช้ทาไม้ได้ ทำการ  
ปรับความหนืดให้เหมาะสมอยู่ในช่วงประมาณ 65-125 เซนต์พอยส์ แล้วหาปริมาณ  
เนื้อสาร (Solid content) ของวานิชที่จะใช้ในการเคลือบผิว

เรซินโนโวแลค เมื่อแยกชั้นน้ำสมบูรณ์ ทำการปรับความหนืดให้อยู่ในช่วง  
65-125 เซนต์พอยส์ และแบ่งวานิชเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเติมสารเชื่อมโยง HMDI  
ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักของเรซินก่อนปรับความหนืด นำวานิชที่ได้ไปทำการ  
เคลือบผิวไม้ ส่วนที่สอง ไม่เติมสารเชื่อมโยงเมื่อนำไปเคลือบผิวไม้จะให้การเชื่อมโยง  
โดยนำไปตากแดด

เรซินจากโรงงาน เมื่อแยกชั้นน้ำสมบูรณ์ ทำการปรับความหนืดให้อยู่ใน  
ช่วง 65-125 เซนต์พอยส์ และแบ่งวานิชเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเติมสารเชื่อมโยง  
HMDI ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเรซินก่อนปรับความหนืด ส่วนที่สอง ไม่เติม  
สารเชื่อมโยงเมื่อนำไปเคลือบผิวไม้ จะให้การเชื่อมโยงโดยนำไปตากแดด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 วิธีการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของวานิช CNSL ที่ใช้เป็นสารเคลือบผิวไม้

3.4.1 วัดความหนืดโดยใช้เครื่อง บรุคฟีลด์ รุ่น LVT

3.4.2 การทดสอบระยะเวลาที่ใช้ในการแห้ง<sup>(๑๖)</sup> (Drying Time)

นี้และ มาทำการทดสอบระยะเวลาที่ใช้ในการแห้ง โดยทดสอบบนไม้ตัวอย่าง การทดสอบด้วยวิธี การหาเวลาที่ใช้ในการแห้งผิว (Dry-To-Touch-time) และ เวลาที่ใช้ในการแห้งแห้ง (Dry-Through-time or Dry-To-Handle)

เวลาที่ใช้ในการแห้งผิว (Dry-To-Touch-Time)

การหาเวลาที่ใช้ในการแห้งผิว จะนำสารเคลือบผิวทาลงบนไม้ตัวอย่าง และบันทึกเวลาหลังจากทาเสร็จ จนถึงเวลาเมื่อนำมือมาลูบบนผิวไม้แล้ว จะไม่มีรอยนิ้วติดมือมาด้วย

เวลาที่ใช้ในการแห้งแห้ง (Dry-Through-Time or Dry-To-Handle)

วางแผ่นไม้ที่เคลือบผิวไว้ลงบนพื้นราบ ใช้นิ้วหัวแม่มือแตะโดยการยกแขนขึ้น เสร็จแล้วเหยียดนิ้วสุดทุกสอซึ่งอยู่ในระดับเอว เพื่อให้นิ้วหัวแม่มือกดลงบนแผ่นฟิล์มอย่างแรงที่สุด ขณะเดียวกันก็บิดนิ้วหัวแม่มือไป 90 องศา บนแผ่นฟิล์มนั้น การแห้งแห้งของสารเคลือบผิว หมายถึง ลักษณะที่ฟิล์มของสารเคลือบผิวไม่มีหลุดร่วง หรือตืดนิ้วมือมาด้วย บันทึกเวลาหลังจากสารเคลือบผิวจนถึงเวลาที่ฟิล์มของสารเคลือบผิวไม่มีการหลุดร่วง หรือตืดนิ้วมือมาด้วย

3.4.3 การหาปริมาณเนื้อสาร<sup>(๑๗)</sup> (solid content)

ชั่งน้ำหนักวานิชที่ปรับความหนืดแล้ว ลงบนกระดาษฟอยล์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว แล้วปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน จากนั้นนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ  $105 \pm 2$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชม. กิ่งให้เย็นในเดซีเคเตอร์ แล้วจึงนำมาชั่งหาน้ำหนักวานิชที่แห้ง สามารถคำนวณหาปริมาณเนื้อสาร ได้จากสูตรดังนี้

$$\frac{(M_1 - M_2)}{(M_1 - M_0)} \times 100$$

$M_1$  = น้ำหนักกระดาษฟอยล์

$M_2$  = น้ำหนักกระดาษฟอยล์และน้ำหนักของวานิชก่อนอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

M<sub>2</sub> = น้ำหนักกระตงฟอยด์และน้ำหนักของวาณิชหลังอบ





#### 3.4.4 การทดสอบสมบัติในการยึดเกาะโดยแผ่นเทป<sup>(๒๔)</sup> (Measuring adhesion

by tape test) โดยวิธี Cross-cut tape test (Method B)

วิธีนี้เหมาะสมกับสารเคลือบผิว ที่ทำให้เกิดฟิล์มเคลือบที่มีความหนาน้อยกว่า 125 ไมครอน เป็นการทดสอบสมบัติในการยึดเกาะกับวัสดุที่ตี

##### วิธีทดสอบ

นำแผ่นไม้ทดสอบที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิว ได้แก่ วาณิชที่สังเคราะห์ได้ วาณิชจากโรงงาน รัก และพอลิยูรีเทน วัดความหนาของฟิล์มเคลือบผิว ถ้ามีความหนา 50 ไมครอน ให้ใช้มีดกรีดเป็นตารางในแนวนอนและแนวขวางรอยกรีดละ 8 ครั้ง โดยให้มีระยะห่างระหว่างรอยกรีด 1 มิลลิเมตร แต่ถ้าฟิล์มมีความหนา 50-125 ไมครอน ให้ใช้มีดกรีดลงบนแผ่นฟิล์มในแนวนอนและแนวขวางรอยกรีดละ 6 ครั้ง และให้ระยะห่างระหว่างรอยกรีด 2 มิลลิเมตร ใช้มีดกรีดให้ลึกถึงผิววัสดุ หลังจากนั้นใช้แปรงหรือกระดาษนุ่ม ๆ ปัดเศษผงที่เกิดจากการกรีดฟิล์มออก ปัดเทปที่ตัดเตรียมไว้แล้ว ซึ่งมีขนาดยาว 75 มิลลิเมตร ลงบนตารางที่กรีด ใช้ยางลบที่เสียนไปหลายแห่งดินสอกดเบา ๆ ให้ทั่วเพื่อให้เทปติดกับฟิล์มเคลือบผิวได้ดี ทิ้งไว้ประมาณ 90 วินาที จึงลอกเทปออกอย่างรวดเร็วเป็นแนวตรง และใช้แว่นขยายสังเกตลักษณะรอยกรีดว่ามีการหลุดร่อนเองฟิล์มเคลือบผิว เปรียบเทียบกับตารางในรูปที่ 3.1 และจัดลำดับหมายเลข ดังต่อไปนี้

Classification	Surface of cross-cut area from which flaking has occurred. (Example for six parallel cuts)
5B	None
4B	
3B	
2B	
1B	
0B	Greater than 65%

- รูปที่ 3.1 การจัดลำดับสมมติในการยึดเกาะของฟิล์มเคลือบผิวกับวัสดุ
- หมายเลข 5 หมายถึง ไม่มีส่วนของรอยกรีดหลุดออกมาเลย
- หมายเลข 4 หมายถึง มีส่วนที่หลุดลอกออกมาบ้าง ไม่เกิน 5 % ของพื้นที่ รอยกรีดทั้งหมด
- หมายเลข 3 หมายถึง มีส่วนที่หลุดลอกออกมาตามขอบ และรอยกรีดที่ติดกัน ประมาณ 5-15 % ของพื้นที่รอยกรีดทั้งหมด
- หมายเลข 2 หมายถึง ส่วนที่หลุดออกมาประมาณ 15-35 % ของพื้นที่ รอยกรีดทั้งหมด
- หมายเลข 1 หมายถึง ส่วนที่หลุดออกมาประมาณ 35-65 % ของพื้นที่ รอยกรีดทั้งหมด
- หมายเลข 0 หมายถึง มีส่วนที่หลุดออกมามากกว่าหมายเลข 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.4.5 การทดสอบสมบัติความทนทานต่อน้ำ<sup>(35)</sup> (Water resistance testing)

วิธีนี้เหมาะสมในการเปรียบเทียบสมบัติความทนทานต่อน้ำของสารเคลือบผิว น้ำแผ่นไม้ทดสอบที่ทำการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิว ความหนาประมาณ 100 ไมครอน ใส่ในภาชนะที่บรรจุน้ำ โดยให้ชิ้นไม้ทดสอบแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลา 15 วัน โดยให้มีบางส่วนโผล่พ้นน้ำ ระหว่างการทดสอบให้เปลี่ยนน้ำวันเว้นวันเมื่อครบกำหนด ทั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน นำชิ้นงานมาตรวจวิเคราะห์เพื่อดูการหลุดร่อน หรือการเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มเคลือบบนแผ่นไม้ทดสอบ จากนั้นนำชิ้นงานไปทดสอบสมบัติในการยึดเกาะ โดยแผ่นเทพ

### 3.4.6 การทดสอบสมบัติความทนทานต่อความร้อน<sup>(36)</sup> (Thermal resistance testing)

การทดสอบการสมบัติความทนทานต่อความร้อนของสารเคลือบผิว ทำได้โดยนำแผ่นไม้ทดสอบ ที่ทำการเคลือบผิวที่เตรียมไว้ความหนาประมาณ 100 ไมครอน แช่ที่อุณหภูมิ  $125 \pm 2$  °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นอย่างน้อย 16 ชั่วโมง และนำแผ่นไม้ทดสอบมาตรวจวิเคราะห์ เพื่อดูการหลุดร่อน หรือการเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มที่เคลือบบนแผ่นไม้ทดสอบ จากนั้นนำชิ้นงานไปทดสอบสมบัติในการยึดเกาะ โดยแผ่นเทพ

### 3.4.7 การทดสอบสมบัติความทนทานต่อแสง<sup>(37)</sup> (Light resistance testing)

การทดสอบสมบัติความทนทานต่อแสง ทำได้โดยนำแผ่นไม้ทดสอบที่ทำการเคลือบผิวที่เตรียมไว้ มาทำการตากแดดเป็น 15 วัน จากนั้นทิ้งไว้ในที่ร่มอย่างน้อย 16 ชั่วโมง นำแผ่นไม้ทดสอบมาตรวจวิเคราะห์ เพื่อดูการหลุดร่อน หรือการเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มที่เคลือบบนแผ่นไม้ทดสอบ จากนั้นนำชิ้นงานไปทดสอบสมบัติในการยึดเกาะ โดยแผ่นเทพ

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิจารณ์

#### 4.1 การปรับปรุง CNSL

ตารางที่ 4.1.1 แสดงคุณสมบัติของน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ไม่ได้ผ่านการปรับปรุงและที่ผ่านการปรับปรุง

สมบัติของน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์	
ไม่ได้ผ่านการปรับปรุง	ผ่านการปรับปรุง
<p>ความหนืดมากกว่า</p> <p>สีของน้ำมันเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ</p> <p>มีกากและมลทินต่าง ๆ ผสมอยู่</p>	<p>ความหนืดน้อยลง</p> <p>สีของน้ำมันเป็นสีน้ำตาลแดงใส</p> <p>น้ำมันมีความเงา และมีมลทินน้อย</p>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 4.2 สมบัติของเรซินที่สังเคราะห์ได้

ตารางที่ 4.2.1 แสดงสมบัติของเรซินรีโซลที่สังเคราะห์ได้

ชนิดเรซิน	ลักษณะสีของเรซิน	ความหนืดที่ 55 องศาเซลเซียส (เซนติพอยส์)	เวลาที่ใช้ในการแยกชั้นน้ำสมบูรณ์ (วัน)	
			เต็มโทลูอีน	ไม่เต็มโทลูอีน
รีโซล No.1	สีน้ำตาลช็อกโกแลต	3,350	60	-
รีโซล No.2	สีน้ำตาลแดง	12,600	50	-
รีโซล No.3	สีน้ำตาลเข้มมีชั้นน้ำเป็นริ้ว ๆ ที่ก้นขวด	200	-	20
รีโซล No.4	สีน้ำตาลเข้มมีชั้นน้ำเป็นริ้ว ๆ ที่ก้นขวด	150	-	20
รีโซล No.5	ไม่สามารถเตรียมได้ เพราะสารพุ่งออกจากเครื่องต้มกลั่นในระหว่างการทดลอง	-	-	-
รีโซล No.6	ไม่สามารถเตรียมได้ เพราะสารพุ่งออกจากเครื่องต้มกลั่นในระหว่างการทดลอง	-	-	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2.2 แสดงสมบัติของเรซินโนโวแลคที่สังเคราะห์ได้

ชนิดเรซิน	ลักษณะสีของเรซิน	ความหนืดที่ 55 องศาเซลเซียส (เซนติพอยส์)	เวลาที่ใช้ในการแยกน้ำ (วัน)
			เต็มโทลูอีน
โนโวแลคNo.1	สีน้ำตาลอัสเข้ม	55	52
โนโวแลคNo.2	สีน้ำตาลอัส	105	50
โนโวแลคNo.3	สีน้ำตาลอัส	175	43
โนโวแลคNo.4	สีส้ม	205	39
โนโวแลคNo.5	สีน้ำตาลอัสเข้ม	67.5	60
โนโวแลคNo.6	สีน้ำตาลอัส	102.5	55
โนโวแลคNo.7	สีน้ำตาลอัส	142.5	44
โนโวแลคNo.8	สีส้ม	190	40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากตารางที่ 4.2.1 และ 4.2.2 เรซินที่สังเคราะห์ได้ ถ้าใช้เวลาในการรีฟลักซ์ (reflux) มากขึ้น ลักษณะของเรซินที่ได้จะมีความหนืดมากขึ้น สีของเรซินที่ได้จะจางลง และเวลาที่ให้ในการแยกน้ำจะให้สั้นลง

#### 4.3 สมบัติของเรซินที่เหมาะสมในการนำไปใช้เป็นสารเคลือบผิว

ตารางที่ 4.3.1 แสดงผลการปรับความหนืดและหาปริมาณเนื้อสารของเรซินที่แยกน้ำแล้ว ก่อนทาแผ่นไม้ทดสอบ

ชนิดของเรซิน	ความหนืดที่อุณหภูมิห้อง (เซนติพอยส์)	ปริมาณเนื้อสาร (เปอร์เซ็นต์)
รีโซล No.1	97.5	35.09
รีโซล No.2	67.5	29.09
รีโซล No.3	78.5	33.24
รีโซล No.4	72.5	32.14
โนโวแลค No.1	125	47.26
โนโวแลค No.2	104	42.31
โนโวแลค No.3	98.5	44.85
โนโวแลค No.4	99	49.3
โนโวแลค No.5	108.5	48.84
โนโวแลค No.6	95	44.34
โนโวแลค No.7	92.5	46.60
โนโวแลค No.8	83	42.65
วานิชจากโรงงาน	76.5	41.95

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากตารางที่ 4.3.1 การปรับความหนืดของเรซินที่ใช้ก่อนทำการเคลือบผิวแผ่นไม้ทดสอบมีความสำคัญมากในการเตรียมวานิชที่จะใช้ทา เพราะจะทำให้ง่ายต่อการเคลือบผิว ทำให้ผิวของแผ่นฟิล์มเรียบสม่ำเสมอ

การทาวานิชลงบนแผ่นไม้ทดสอบ วานิชทุกสูตรง่ายแก่การทาโดยความหนืดที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 65-125 เซนติพอยส์ ที่อุณหภูมิห้อง

#### 4.4 เวลาที่ใช้ในการแห้งของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ บนแผ่นไม้ทดสอบ

##### 4.4.1. เวลาที่ใช้ในการแห้งผิวและแห้งแข็งของฟิล์มวานิช

- 1) เรซินรีโซล จะมีลักษณะฟิล์มแห้งผิวพร้อมกับแห้งแข็ง ใช้เวลาอยู่ในช่วงระหว่าง 5-15 นาที
- 2) เรซินโนโวแลคที่ผสมกับ HMDI จะมีลักษณะเป็นฟิล์มแห้งผิวพร้อมกับแห้งแข็ง ใช้เวลาอยู่ในช่วงระหว่าง 2-8 นาที ส่วนเรซินโนโวแลคที่ไม่ผสม HMDI จะมีลักษณะเป็นฟิล์มแห้งผิวใช้เวลา 4 วัน และมีลักษณะเป็นฟิล์มแห้งแข็ง ใช้เวลา 14 วัน
- 3) เรซินจากโรงงานที่ผสมกับ HMDI จะมีลักษณะเป็นฟิล์มแห้งผิวใช้เวลา  $2 \frac{1}{2}$  นาที และมีลักษณะเป็นฟิล์มแห้งแข็งใช้เวลา 7 นาที ส่วนเรซินจากโรงงานที่ไม่ผสม HMDI จะมีลักษณะเป็นฟิล์มแห้งผิวใช้เวลา 3 วัน และมีลักษณะเป็นฟิล์มแห้งแข็ง ใช้เวลา 7 วัน

เวลาที่ใช้ในการแห้งจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับขนาดโมเลกุลของสารพอลิเมอร์ หลังจากเกิดปฏิกิริยา ถ้าสารพอลิเมอร์มีขนาดโมเลกุลใหญ่ จะละลายในตัวทำละลายได้น้อยกว่าสารพอลิเมอร์ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่า เมื่อเคลือบลงบนแผ่นไม้ทดสอบ ตัวทำละลายที่มีปริมาตรน้อย จะระเหยออกไปได้เร็วกว่า และนั่นจากผลดังกล่าวข้างต้น วานิชที่ใส่สารเชื่อมโยง HMDI จะมีเวลาในการแห้งของฟิล์มน้อยกว่าวานิชที่ไม่ใส่สารเชื่อมโยง HMDI

4.4.2. การแห้งแข็งของรักเมื่อทารักลงบนแผ่นไม้ทดสอบแล้วนำไปตากแดด ผลปรากฏว่า รักสามารถแห้งแข็งภายในระยะเวลา 7 วัน ใช้รักอย่างดีเบอร์ 1 จาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

17/6 หมู่ 5 ถ.ชุกเปอร์ไฮเวย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวอย่างสารเคลือบผิวประเภทรัก

4.4.3. การแห้งของฟิล์มพอลิยูรีเทน เมื่อทาพอลิยูรีเทนลงบนแผ่นไม้ทดสอบแล้ว ฟิล์มของพอลิยูรีเทนสามารถแห้งผิวในเวลา 15 นาที และใช้เวลาในการแห้งแข็ง ใช้เวลา 25 นาที ในที่ร่ม พอลิยูรีเทนใช้ Chemglaze Z051 Polyurethane Coating ( Clear Gloss Exterior ) เป็นตัวอย่างสารเคลือบผิวประเภทพอลิยูรีเทน

#### 4.5 สมบัติในการยึดเกาะของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ เมื่อผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.5.1 แสดงผลการทดสอบสมบัติในการยึดเกาะของฟิล์มที่เคลือบผิวไม้ของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ โดยวิธีใช้แผ่นเทป (Cross-cut tape test)

ชนิดของสารเคลือบผิว	แผ่นฟิล์มที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบความทนทานต่อน้ำ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบความทนทานต่อแสง	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบความทนทานต่อความร้อน
<b>เรซินรีโซล</b>				
เรซินรีโซล No.1	2	1	2	2
เรซินรีโซล No.2	2	1	2	2
เรซินรีโซล No.3	3	1	2	3
เรซินรีโซล No.4	2	1	2	3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดของสาร เคลือบผิว	แผ่นฟิล์มที่ ไม่ได้ผ่าน การทดสอบ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบ สมบัติความ ทนทานต่อน้ำ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบ สมบัติความ ทนทานต่อแสง	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบ ความทนทาน ต่อความร้อน
<b>เรซินโพลีเอทิลีน</b>				
สารเชื่อมโยง HMDI				
เรซินโพลีเอทิลีน No.1	5	5	5	4
เรซินโพลีเอทิลีน No.2	4	4	4	3
เรซินโพลีเอทิลีน No.3	4	4	4	4
เรซินโพลีเอทิลีน No.4	4	4	3	4
เรซินโพลีเอทิลีน No.5	5	4	4	4
เรซินโพลีเอทิลีน No.6	4	4	4	4
เรซินโพลีเอทิลีน No.7	3	3	3	2
เรซินโพลีเอทิลีน No.8	3	3	3	3
<b>วานิชจากโรงงาน</b>				
ผลมสารเชื่อมโยง HMDI	3	2	3	4
ไม่ได้ผลมสาร เชื่อมโยง HMDI	2	4	4	4
รัก	4	4	2	3
พอลิยูรีเทน	5	3	5	3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วานิชชนิดเรซินโนโวแลคที่มิได้ผสมสารเชื่อมโยง HMDI แล้วนำไปตากแดดแทน फिल्मที่ได้เป็นสีน้ำตาลเข้ม และเกิดการยุบ ไม่เรียบสม่ำเสมอ จึงไม่สามารถนำมาทดสอบสมบัติต่าง ๆ ได้

จากตารางที่ 4.5.1 แสดงสมบัติในการยึดเกาะของฟิล์มที่เคลือบบนแผ่นไม้ทดสอบของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ ได้แก่ วานิชที่สังเคราะห์ได้ วานิชจากโรงงาน รัก และพอลิยูรีเทน โดยเปรียบเทียบเมื่อผ่านการทดสอบในสภาวะต่าง ๆ กันที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบ ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงรายละเอียดต่อไปนี้

#### 1) วานิชที่สังเคราะห์ได้

- เรซินรีโซล फिल्मของวานิชแต่ละสูตรมีสมบัติในการยึดเกาะไม่ดี โดยเฉพาะเมื่อผ่านการทดสอบสมบัติต่าง ๆ แล้ว สมบัติในการยึดเกาะมีค่าลดลง

- เรซินโนโวแลคที่ผสมสารเชื่อมโยง HMDI फिल्मของวานิชแต่ละสูตรมีสมบัติในการยึดเกาะดี ทั้งที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบและผ่านการทดสอบสมบัติต่าง ๆ

#### 2) วานิชจากโรงงาน

- फिल्मของวานิชที่เคลือบลงบนแผ่นไม้ทดสอบ ทั้งที่ผสมสารเชื่อมโยง HMDI และไม่ผสมสารเชื่อมโยง HMDI फिल्मของวานิชมีสมบัติในการยึดเกาะผิวได้ดีขึ้นเมื่อผ่านการทดสอบ

#### 3) รัก

- แผ่นไม้ทดสอบที่เคลือบผิวด้วยรัก เมื่อผ่านการทดสอบสมบัติความทนทานต่อน้ำ จะให้ผลในการยึดเกาะได้ดีเมื่อเทียบกับแผ่นไม้ทดสอบที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบ แต่จะให้สมบัติในการยึดเกาะของรักบนแผ่นไม้ทดสอบน้อยลง เมื่อผ่านการทดสอบความทนทานต่อแสงและความร้อน

#### 4) พอลิยูรีเทน

- फिल्मของพอลิยูรีเทน เมื่อผ่านการทดสอบความทนทานต่อแสง จะให้สมบัติในการยึดเกาะของฟิล์มได้ดีมากเมื่อเทียบกับที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบ แต่จะให้สมบัติในการยึดเกาะของฟิล์มลดลงเมื่อผ่านการทดสอบการทนทานต่อน้ำและความร้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.6 สมบัติในการเปลี่ยนสี และความมันเงาของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ  
เมื่อผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.6.1 แสดงผลการเปลี่ยนสี และความมันเงาของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ  
เมื่อผ่านการทดสอบ

ชนิดของสารเคลือบผิว	แผ่นฟิล์มที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบสมบัติความทนทานต่อน้ำ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบสมบัติความทนทานต่อแสง	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบสมบัติความทนทานต่อความร้อน
เรซินรีโซล				
เรซินรีโซล No.1	ฟิล์มสีน้ำตาลแดง-ส้ม, เงา	ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม	ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม, เงาลดลงเล็กน้อย	ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม, เงา
เรซินรีโซล No.2	ฟิล์มสีน้ำตาลแดง-ส้ม, เงา	ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม	ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม, เงาลดลงเล็กน้อย	ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม, เงา
เรซินรีโซล No.3	ฟิล์มสีน้ำตาลแดง, เงา	ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม	ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม, เงาลดลงเล็กน้อย	ฟิล์มน้ำตาลแดง-เงา
เรซินรีโซล No.4	ฟิล์มสีน้ำตาลแดง, เงา	ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม	ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม, เงาลดลงเล็กน้อย	ฟิล์มน้ำตาลแดง-เงา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดของสารเคลือบผิว	แผ่นฟิล์มที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบสมบัติความทนทานต่อน้ำ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบสมบัติความทนทานต่อแสง	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบสมบัติความทนทานต่อความร้อน
<b>โนโวแลคที่ผสมสารเชื่อมโยง HMDI</b> เรซินโนโวแลค No.1 เรซินโนโวแลค No.2 เรซินโนโวแลค No.3 เรซินโนโวแลค No.4	ฟิล์มสีน้ำตาล-แดง,เงา ฟิล์มสีน้ำตาล-แดง,เงา ฟิล์มสีน้ำตาล-แดง,เงา ฟิล์มสีน้ำตาล-แดง,เงา	ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม	ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม,เงาลดลงเล็กน้อย ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม,เงาลดลงเล็กน้อย ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม,เงาลดลงเล็กน้อย ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม,เงาลดลงเล็กน้อย	ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม,เงา ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม,เงา ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม,เงา ฟิล์มน้ำตาลแดง-เข้ม,เงา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น. อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดของสารเคลือบผิว	แผ่นฟิล์มที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบสมบัติความทนทานต่อน้ำ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบสมบัติความทนทานต่อแสง	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบสมบัติความทนทานต่อความร้อน
เรซินโนโวแลค No.5	ฟิล์มสีน้ำตาลแดง, เงา	ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม	ฟิล์มน้ำตาลแดงเข้ม, เงาลดลงเล็กน้อย	ฟิล์มน้ำตาลแดงเข้ม, เงา
เรซินโนโวแลค No.6	ฟิล์มสีน้ำตาลแดง, เงา	ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม	ฟิล์มน้ำตาลแดงเข้ม, เงาลดลงเล็กน้อย	ฟิล์มน้ำตาลแดงเข้ม, เงา
เรซินโนโวแลค No.7	ฟิล์มสีน้ำตาลแดง, เงา	ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม	ฟิล์มน้ำตาลแดงเข้ม, เงาลดลงเล็กน้อย	ฟิล์มน้ำตาลแดงเข้ม, เงา
เรซินโนโวแลค No.8	ฟิล์มสีน้ำตาลแดง, เงา	ลักษณะฟิล์มเหมือนเดิม	ฟิล์มน้ำตาลแดงเข้ม, เงาลดลงเล็กน้อย	ฟิล์มน้ำตาลแดงเข้ม, เงา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดของสาร เคลือบผิว	แผ่นฟิล์มที่ไม่ ได้ผ่านการ ทดสอบ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบ สมบัติความ ทนทานต่อน้ำ	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบ สมบัติความ ทนทานต่อแสง	แผ่นฟิล์มที่ทดสอบ สมบัติความทน- ทานต่อความร้อน
<b>วานิชจากโรงงาน</b>				
ผลมสารเชื่อมโยง HMDI	ฟิล์มสีน้ำตาล- แดง, เงา	ลักษณะฟิล์ม เหมือนเดิม	ฟิล์มน้ำตาลแดง- เข้ม, เงาเล็กน้อย	ฟิล์มน้ำตาลแดง- เข้ม, เงา
ไม่ผลมสารเชื่อมโยง HMDI	ฟิล์มสีน้ำตาล- แดง, เงา	ลักษณะฟิล์ม เหมือนเดิม	ฟิล์มน้ำตาลแดง- เข้ม, เงาเล็กน้อย	ฟิล์มน้ำตาลแดง- เข้ม, เงา
<b>รัก</b>	ฟิล์มสีดำ, เงา	ขอบเป็นสีดำ- ด้าน, เงาลด- ลงเล็กน้อย	ฟิล์มสีดำ, เงา เล็กน้อย	ฟิล์มสีดำ, ความ เงาลดลง เล็กน้อย
<b>พอลิยูรีเทน</b>	ฟิล์มใสเห็น ลายเนื้อไม้, เงา	บางส่วนของ แผ่นฟิล์มโง ออกมา, ขาด ความเงา	ลักษณะฟิล์ม เหมือนเดิม	ลักษณะฟิล์ม เหมือนเดิม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

1. การปรับปรุงน้ำมัน CNSL โดยทำปฏิกิริยากับกรดกำมะถันเข้มข้นมีความสำคัญมากในการเตรียมวานิช เพราะเป็นการกำจัดสารประกอบอินทรีย์ (Inorganic compounds) สารประกอบอินทรีย์ของไนโตรเจน และซัลเฟอร์ ซึ่งปะปนอยู่ใน CNSL เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ CNSL ที่ได้เมื่อผ่านการปรับปรุงมีความบริสุทธิ์ขึ้น โดย CNSL ที่ไม่บริสุทธิ์จะมีสีน้ำตาลดำ และมีกลิ่นต่าง ๆ ปนอยู่มาก เมื่อผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้ว จะได้ CNSL ที่มีลักษณะสีน้ำตาลแดงใส มีความหนืดลดลง และมีกลิ่นต่าง ๆ น้อยลง ทำให้กระบวนการพอลิเมอไรเซชันระหว่าง CNSL กับฟอร์มัลดีไฮด์เกิดขึ้นได้ดี

2. จากการศึกษาเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน พบว่า เมื่อเวลาที่ใช้ในการเตรียมวานิชเพิ่มขึ้น วานิชที่เตรียมได้มีความหนืดเพิ่มขึ้น เนื่องจากวานิชที่เตรียมได้มีน้ำหนักโมเลกุลสูงขึ้น และการแยกตัวของน้ำออกจากวานิชจะเกิดได้ดี

3. ในการเตรียมวานิชในสภาวะกรดนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้เมื่อนำมาทำการเชื่อมโองสายใช้โมเลกุล จะได้ผลิตภัณฑ์วานิชที่มีคุณภาพดีขึ้น จากการศึกษาพบว่า การใช้สารเชื่อมโอง HMDI ทำให้ผลิตภัณฑ์วานิชมีความสามารถในการยึดเกาะกับเนื้อไม้ได้ดีกว่าวานิชที่เตรียมในสภาวะกรดแล้วปรับสภาวะให้เป็นเบส เพื่อทำการเชื่อมโองโดยใช้ฟอร์มัลดีไฮด์ นอกจากนี้ การใช้ HMDI เป็นสารเชื่อมโองยังสามารถทำได้ที่อุณหภูมิห้องทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานที่ใช้ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ฟอร์มัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมโองที่อุณหภูมิสูง

4. การเปรียบเทียบสมบัติในการยึดเกาะโดยแผ่นเทพของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติต่าง ๆ ของแผ่นฟิล์มแต่ละชนิดในลักษณะที่การเปลี่ยนแปลงลดลง เมื่อผ่านการทดสอบการทนทานต่อสภาวะต่าง ๆ คือ ความทนทานต่อน้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความทนทานต่อแสง และความทนทานต่อความร้อน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

วานิชที่สังเคราะห์ได้ พิล์มของวานิชชนิดเรซินโนโวแลคมีความทนทานต่อสภาวะต่าง ๆ ได้ดีกว่าฟิล์มของวานิชชนิดเรซินรีโซล โดยเฉพาะเรซินโนโวแลค No. 1 ซึ่งมีอัตราส่วนของ CNSL : ฟอร์มัลลิน เท่ากับ 1 : 1 และใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาพอลิเมอร์เซชัน 2 ชั่วโมง จะมีความทนทานต่อสภาวะต่าง ๆ ได้ดีมาก

วานิชจากโรงงานวานิชที่ไม่ผสม HMDI ทำการเชื่อมโยงโดยใช้แสงแดดเป็นเวลา 7 วัน ให้สมบัติในการยึดเกาะของฟิล์มดีมากขึ้นเมื่อผ่านการทดสอบการทนทานต่อสภาวะต่าง ๆ ได้ดีกว่า วานิชที่ผสมสารเชื่อมโยง HMDI

รักให้สมบัติในการยึดเกาะของฟิล์ม เมื่อผ่านการทดสอบด้านความทนทานต่อน้ำได้ดีพอ ๆ กับที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบ ในขณะที่สมบัติในการยึดเกาะของฟิล์มรักเมื่อผ่านการทดสอบความทนทานต่อแสง และความทนทานต่อความร้อนลดลง

พอลิยูรีเทนให้สมบัติในการยึดเกาะของฟิล์ม เมื่อผ่านการทดสอบด้านความทนทานต่อแสงได้ดีพอ ๆ กับที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบ ในขณะที่สมบัติในการยึดเกาะของฟิล์มเมื่อผ่านการทดสอบความทนทานต่อน้ำ และความทนทานต่อความร้อนลดลง

๕. วานิชที่ได้จาก CNSL สามารถนำมาทำวานิชเคลือบผิวไม้ได้ดีเพราะมีความหนืดต่ำ ทำให้ตัวทำละลายระเหยได้เร็ว โดยเฉพาะวานิชที่ใช้สารเชื่อมโยง ซึ่งมีระยะเวลาในการแห้งเร็วกว่าสารเคลือบผิวพอลิยูรีเทน และมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถป้องกันปลวกและมอดกัดกินเนื้อไม้ที่เคลือบ เพราะมีสารประเภทฟีนอลซึ่งเป็นอันตรายต่อแมลง ดังนั้นวานิชจาก CNSL สามารถนำไปใช้ในการเคลือบผิวไม้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ในปัจจุบันและอนาคต

๖. วานิชที่สังเคราะห์ได้ชนิดเรซินโนโวแลค NO.1 ที่ใช้สารเชื่อมโยง HMDI นอกจากมีสมบัติในการใช้เป็นวานิชเคลือบผิวไม้เพื่อการรักษาเนื้อไม้ได้ดีแล้ว ยังมีสีน้ำตาลแดงใส และเงา ทำให้เห็นลายเนื้อไม้ที่สวยงามด้วย

## 5.2 ข้อเสนอนี้


1. ควรดำเนินการทดลองต่อไปในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิต และแก้ไขข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
2. ศึกษาถึงผลของเวลาที่มีต่อสมบัติของฟิล์มของวานิช โดยควรทำการทดสอบวานิช ในระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฟิล์มวานิชเป็นระยะ ๆ
3. ศึกษาถึงผลของสารเชื่อมโยงที่มีต่อสมบัติของฟิล์มของวานิช โดยการเปลี่ยนแปลง ปริมาณและชนิดของสารเชื่อมโยง
4. ควรทำการศึกษาในการนำ CNSL ไปใช้เป็นวัสดุเติมในกระบวนการผลิตใน อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 1 แสดงเครื่องมือสำหรับทำปริง C.H.R.I.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



วันที่ ๑๑/๑๑/๖๕๒๕  
ณ ห้องเรียน ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคาร ๓๐๓ กิตติคุณ (NSL)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เอกสารอ้างอิง

1. "Encyclopedia of Science and Technology",  
McGraw-Hill Inc., (2), 1971:pp. 89-92.
2. ส่วนวิชาการ สำนักบริหาร ธนาคารกสิกรไทย, มะม่วงหิมพานต์, เอกสาร  
วิชาการธนาคารกสิกรไทย, (1), 2524 : หน้า1-16
3. Cornelius, J.A. "Cashew Nut Shell Liquid and Related  
Materials" Tropical Sci. 8(2), 1966: 79-84.
4. Hammonds, T.W. "The distribution of Cashew Nut Shell Liquid  
type compounds in the cashew plants" Tropical Sci.  
19(3), 1977: 155-159.
5. Irvington Varnish and Insulator Company. Irvinton, New  
Jersey, U.S.A.
6. Raymond, M.R. and Long, J.S. in Treatise on Coatings:  
Formulations Part I, Marcel Dekker Inc., (4), 1975.
7. Harvey T.M. "Resins from Cashew Nut Shell Liquid" U.S.  
Pat. 1,838,077, Sep. 26, 1950.
8. Aggarwal, B.L. "Technology of Paints, Varnishes, Lacquers  
& Driers" SBP Consultants and Engineers, Delhi, India.
9. Sasaki, A. "Method of Preparing High Temperature Hardening  
Condensate". Showa 35-2800. Mar. 25, 1960.
10. Ajmani G.M. "The Cashew's Brighter Future" Economic  
Botany, 15(1), 1958 : 57-58.
11. Denver, L.S. "Emulsions of Cashew Nut Shell Liquid  
Resins and Polymerised Cashew Nut Shell Liquid" 1958.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

12. กรรณิการ์ สถาปิตานนท์ และคณะ, การทำวาร์นิชจากน้ำมันดิบจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในระดับห้องปฏิบัติการ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 2522.
13. Birillo, B. Arts of Asia 1982, 12, 65.
14. Lee, T.K. "Oriental Lacquer Art." Weatherhill, New York, 1972, pp. 20-21.
15. Garner, H. "Chinese Lacquer" Faber and Faber, London, 1979, pp. 15-52, 264-274.
16. Halser, W.D. in "Collier's Encyclopedia" Macmillan Educational, New York, Vol. 14, 1979, pp. 242-242B.
17. Plesch, P.H. Shell Polymers 6(1982): 47.
18. Majima, R. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55(1922): 191.
19. Tyman, J.H.K. and Matthews, A.J. J. Chromatogr. 235(1982): 149.
20. Yamuchi, Y., Oshima, R. and Kumanotani, J. J. Chromatogr. 243(1982): 71.
21. Du, Y. and Oshima, R. J. Chromatogr. 284(1984): 463.
22. Du, Y., Oshima, R., Iwatauki, H. and Kumanotani, J. J. Chromatogr. 295(1984): 179.
23. Jefferson, A. and Wangchareontrakul, S. J. Chromatogr. 367(1986): 145.
24. Du, Y., Oshima, R., Yamuchi, Y., Kumanotani, J. and Miyakoshi, T. Phytochemistry 25(1986): 2211.
25. Halim, H., Locksley, H.D. and Memon, J.J. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1 1980: 2331.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

26. Jefferson, A. , Sargent, M.V. and Wangchareontrakul, S.  
Aust. J. Chem. 41(1988):19.
27. Sargent, M. , Wangchareontrakul, S. and Jefferson , A.  
J. Chem. Soc. Perkin Trans. I 1989: 431.
28. Kumanotani, J. FATIPEC Congr. 13(1976):360.
29. Kumanotani, J. "Organic Coatings Science and Technology"  
Marcel Dekker, New York, 5(1983), pp. 239-253.
30. Oshima, R. , Yamauchi, Y. , Watanabe, C. and Kumanotani, J.  
J. Org. Chem. 50(1985):2613.
31. Takada, M. , Oshima, R. , Yamauchi, Y. , Kumanotani, J. and  
Semo, M. J. Org. Chem. 53(1988):3073.
32. American Society Test Methods, ASTM D 1640-69 (Reapproved  
1974), Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film  
Formation of Organic Coating At Room Temperature, 1980.
33. กระทรวงอุตสาหกรรม, การทดสอบสี วานิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การหา  
ปริมาณส่วนน้ำสีส่วนที่ไม่ระเหย, มอก. 285, เล่มที่ 40 , 2531.
34. American Society Test Methods, ASTM D 3359-78, Standard  
Methods for Measuring Adhesion By Type Test, 1979.
35. กระทรวงอุตสาหกรรม, การทดสอบสี วานิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ความ  
ทนทานต่อน้ำ, มอก. 285 , เล่มที่ 22, 2525.
36. International Organization for Standardization , ISO 3248-  
1975(E), Paints and Varishes Determination of the Effect of  
Heat, 1975.
37. กระทรวงอุตสาหกรรม , การทดสอบสี วานิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เรื่อง  
ความทนทานต่อแสง, มอก. 285, เล่ม 18, 2525.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บรรณานุกรม

1. Garner, H. "Chinese Lacquer", Faber and Faber, London, 1979.
2. กรมศิลปากร " นำชมกรุงรัตนโกสินทร์ " อมรินทร์การพิมพ์ กรุงเทพมหานคร 2525 หน้า 53-55.
3. Pillot, J.P., Dunogues, J., Gervai, J.M.D., and Tenh, M.V. Eur. Polym. J. 25(1989):285.
4. Tugtepe, M. J. Appl. Polym. Sci. 39, 83(1990)
5. Sood, S.K., Tyman, J.H.P., Durrani, A.A., and Johnson, R.A. Lipid 21(1986):241.
6. Tyman, J.H.P., Tychopoulos, V., and Colenutt, B.A. J. Chromatogr. 231(1981):287.
7. Strocchi, A. and Lercker, G. J. Am. Oil Chem. Soc. (1977):616.
8. Hammonds, T.W. Trop. Sci. 19(13)(1977):156.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้