

วิธีอย่างง่ายสำหรับสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากทองคำเปลว
และการศึกษาคุณลักษณะ

A SIMPLE METHOD FOR SYNTHESIS OF GOLD
NANOPARTICLES FROM GOLD FOIL AND ITS
CHARACTERIZATION



โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2558

วิธีอย่างง่ายสำหรับสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากทองคำเปลว
และการศึกษาคุณลักษณะ

A SIMPLE METHOD FOR SYNTHESIS OF GOLD
NANOPARTICLES FROM GOLD FOIL AND ITS
CHARACTERIZATION



ดวงพร พยุงทั้ง
พิสุทธิ ยศบรรเทิง
ภัชรินทร์ ไพรวลัย

b. 1288 6361
i.

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน 149444
ปี เดือน ปี 8 อ.ค. 2561

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2558

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานภายในเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

A SIMPLE METHOD FOR SYNTHESIS OF GOLD
NANOPARTICLES FROM GOLD FOIL AND ITS
CHARACTERIZATION



A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL CHEMISTRY)
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, FACULTY OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2015

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ

วิธีอย่างง่ายสำหรับสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากทองคำเปลว
และการศึกษาคุณลักษณะ

A Simple Method for Synthesis of Gold Nanoparticles
from Gold Foil and Its Characterization

ชื่อนักศึกษา

นางสาวดวงพร พยุงทั้ง รหัสนักศึกษา 55050662

นายพิสุทธิ ยศบรรเทิง รหัสนักศึกษา 55050752

นางสาวภัชรินทร์ ไพรวลัย รหัสนักศึกษา 55050758

ปริญญา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)

ภาควิชา

เคมี


ปีการศึกษา

2558

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชั้น

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้
โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
ประจำปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ประดิษฐ์เวียงคำ ประธานกรรมการ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์ อีราทรง กรรมการ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชั้น กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ	วิธีอย่างง่ายสำหรับสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากทองคำเปลว และ การศึกษาคุณลักษณะ		
ชื่อนักศึกษา	นางสาวดวงพร	พยุหัง	รหัสนักศึกษา 55050662
	นายพิสุทธิ์	ยศบรรเทิง	รหัสนักศึกษา 55050752
	นางสาวภัชรินทร์	ไพรวลัย	รหัสนักศึกษา 55050758
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)		
ภาควิชา	เคมี		
คณะ	วิทยาศาสตร์		
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)		
ปีการศึกษา	2558		
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เขิงชั้น		

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ นำเสนอ วิธีการอย่างง่ายสำหรับสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากทองคำเปลว ในขั้นแรกจะทำการย่อยทองคำเปลว โดยละลายทองคำเปลวกรดบริสุทธิ์ที่ทราบน้ำหนักที่แน่นอน ด้วยกรดกัดทอง (อัตราส่วนความเข้มข้น ระหว่างกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นต่อกรดไนตริกเข้มข้น เป็น 3 ต่อ 1 โดยปริมาตร) แล้วให้ความร้อน 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ลงไปเล็กน้อยเพื่อปรับพีเอชให้ได้ 2.0 สารละลายที่ได้นี้ จะใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์ ทองตามวิธีเตอควิช โดยใช้สารละลายไตรโซเดียมซิเตรท เข้มข้นร้อยละ 1.4 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร และสารละลายโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ เข้มข้นร้อยละ 8 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็นตัวรีดิวซ์และตัว ปรับความเสถียรตามลำดับ ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติเชิงแสงของสารละลายทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้ ด้วยวิธีดังข้างต้นด้วยเครื่อง ยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ศึกษาขนาดของอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน และศึกษาความบริสุทธิ์ของอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้ด้วย เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุแบบส่องผ่านรังสีเอ็กซ์ ผลการทดลองพบว่า อนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้ ดูดกลืนแสงได้มากที่สุดที่ความยาวคลื่น 531 นาโนเมตร และมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย เท่ากับ $35 (\pm 5)$ นาโนเมตร และมีปริมาณธาตุทอง อยู่ที่ร้อยละ 78 โดยน้ำหนัก

คำสำคัญ : ทองคำเปลว; วิธีเตอควิช; อนุภาคทองคำนาโน

Special Project Title	A Simple Method for Synthesis of Gold Nanoparticles from Gold Foil and Its Characterization		
Student	Ms. Doungporn	Payungtung	Student ID 55050662
	Mr. Pisut	Yosbantueng	Student ID 55050752
	Ms. Patcharin	Praiwan	Student ID 55050758
Degree	Bachelor of Science (B.Sc. Industrial Chemistry)		
Department	Chemistry, Faculty of Science KMITL		
Faculty	Science		
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)		
Academic Year	2015		
Advisor	Assist. Prof. Dr. Nathawut Choengchan		

Abstract

This work presents a simple method for synthesis of gold nanoparticles (AuNPs) from gold foil. Firstly, an accurate weight of the gold foil was digested by aqua regia (concentrated HCl : HNO₃ = 3:1 volume ratio) by heating for one hour. The digested solution was adjusted to pH 2.0 by adding a small aliquot of sodium hydroxide. This solution was used as the starting material for preparation of AuNPs based on Turkevich method. The solutions of 1.4 % w/v of citrate and of 8 % w/v polyvinylalcohol were exploited as reducing and stabilizing agents, respectively. The synthesized AuNPs were characterized using UV-Vis. spectrophotometer, transmission electron microscope (TEM) and energy dispersive X-ray spectrometer (EDS). The AuNPs show maximum absorption wavelength at 531 nm. The average particle size was observed at 35 nm (± 5). Results from EDS reveal that there is 78 % of the synthesized AuNPs.

Keywords : Gold Foil; Turkevich method; Gold Nanoparticles

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพิเศษ เรื่อง การสังเคราะห์อนุภาคทองคำจากทองคำเปลวสำเร็จจุลวงไปได้ด้วยดี ด้วยได้รับความกรุณาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทางคณะผู้จัดทำโครงการพิเศษ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในทุกๆขั้นตอน ตลอดจนปรับปรุง ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ประดิษฐ์เวียงคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์ อีราทรง เป็นอย่างสูง ที่สละเวลาเป็นคณะกรรมการในการสอบ ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้โครงการพิเศษนี้สำเร็จ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ คุณอาจณรงค์ เมธาวิสรเสริญ รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกทุกท่านในหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์เชิงประยุกต์ที่คอยให้คำปรึกษา ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพิเศษมาตลอด จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จจุลวงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์เชิงประยุกต์ที่ให้ความสะดวก เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ต่อการทำโครงการพิเศษเป็นอย่างดี

ดวงพร
พิสุทธ์
ภักรินทร์

พยุ่งทั้ง
ยศบรรเทิง
ไพรวลย์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญรูป.....	ซ
คำย่อ/สัญลักษณ์	ญ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย.....	1
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1 อนุภาคทอมนาโน.....	3
2.1.1 คุณสมบัติของทอมนาโน.....	3
2.1.1.1 คุณสมบัติทางแสง.....	3
2.1.1.2 คุณสมบัติทางกายภาพ.....	4
2.1.1.3 อนุภาคทอมนาโน.....	4
2.1.1.4 การสังเคราะห์อนุภาคทอมนาโน.....	4
2.1.1.5 วิธีการเตอควิช (Turkevich method)	5
2.1.1.6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope).....	7
2.1.1.7 Electron Dispersive X-ray Spectrometer (EDS).....	8
2.1.1.8 ข้อดีของอนุภาคทอมนาโน.....	9
2.1.2 การประยุกต์ใช้อนุภาคทอมนาโนในด้านต่างๆ.....	9
2.2 ทอมนาโน.....	10
2.2.1 กรรมวิธีการผลิต.....	10
2.2.2 ประเภทของทอมนาโน.....	11
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	11
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย.....	14
3.1 สารเคมีและอุปกรณ์.....	14
3.1.1 สารเคมี.....	14
3.1.2 อุปกรณ์และเครื่องตรวจวัด.....	15

เอกสารนี้เป็นเอกสาร 3.1.2 อุปกรณ์และเครื่องตรวจวัด..... ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.2 การเตรียมสารละลาย.....	16
3.2.1 การเตรียมสารละลายกรดกำดทอง.....	16
3.2.2 การเตรียมสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวิเคราะห์ เข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์.....	16
3.2.3 การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 1 โมลาร์.....	16
3.2.4 การเตรียมสารละลายไตรโซเดียมซิเตรท.....	16
3.2.4.1 การเตรียมสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร.....	16
3.2.4.2 การเตรียมสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นร้อยละ 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 และ 2 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร.....	16
3.2.5 การเตรียมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์.....	17
3.2.5.1 การเตรียมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร.....	17
3.2.5.2 การเตรียมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 2, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร.....	17
3.3 วิธีการทดลอง.....	17
3.3.1 การละลายทองคำเปลวโดยใช้กรดกำดทอง.....	17
3.3.2 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจาก สารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวิเคราะห์.....	17
3.3.2.1 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม... 17	
3.3.2.2 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม... 18	
3.3.3 การสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริค ที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลว.....	18
3.3.4 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจาก สารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว.....	18
3.3.4.1 การศึกษาพีเอชที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโน.... 18	
3.3.4.2 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม... 19	
3.3.4.3 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม... 19	
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล.....	20
4.1 การละลายทองคำเปลวโดยใช้กรดกำดทอง.....	20
4.2 การสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวิเคราะห์... 21	

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2.1 ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม..	21
4.2.2 ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม.....	23
4.3 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากสารละลายกรด เตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว.....	25
4.3.1 การศึกษาพีเอชที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโน.....	25
4.3.2 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม.....	27
4.3.3 ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม..	29
4.4 การเปรียบเทียบอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสภาวะที่เหมาะสม.....	31
4.5 การศึกษาความบริสุทธิ์ของอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสภาวะที่เหมาะสม...	32
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	35
เอกสารอ้างอิง.....	36
ภาคผนวก.....	37
ภาคผนวก ก.....	38
ภาคผนวก ข.....	39
ภาคผนวก ค.....	40
ภาคผนวก ง.....	41
ภาคผนวก จ.....	42
ภาคผนวก ฉ.....	43
ภาคผนวก ช.....	44
ประวัติผู้เขียน.....	45

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 สรุปสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวึเคราะห์.....	25
4.2 สรุปสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลว.....	31
4.3 แสดงการเปรียบเทียบสเปกตรัมระหว่าง สเปกตรัมของ AuNPs ที่สังเคราะห์ได้จากกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวึเคราะห์ในสภาวะที่เหมาะสม, สเปกตรัมของ AuNPs ที่สังเคราะห์ได้จากการเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลวในสภาวะที่เหมาะสม และสเปกตรัมของสารมาตรฐาน AuNPs.....	32
ก.1 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวึเคราะห์.....	38
ก.2 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว.....	38
ข.1 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายอนุภาคทองคำที่สังเคราะห์จากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวึเคราะห์ โดยศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม.....	39
ข.2 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายอนุภาคทองคำที่สังเคราะห์จากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวึเคราะห์ โดยศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม.....	39
ค.1 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายอนุภาคทองคำที่สังเคราะห์จากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว โดยศึกษาค่าพีเอช เริ่มต้นที่เหมาะสม.....	40
ค.2 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายอนุภาคทองคำที่สังเคราะห์จากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว โดยศึกษาความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม.....	40
ง.1 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายอนุภาคทองคำที่สังเคราะห์จากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว โดยศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม.....	41

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงการสั้นของอิเล็กตรอนแบบกลับไปกลับมา.....	3
2.2 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของอนุภาคทองคำนาโน มีพื้นที่ผิวมากขึ้น.....	4
2.3 การสังเคราะห์อนุภาคทองคำระดับนาโนแบบ Top-down และแบบ Bottom-up.....	4
2.4 แสดงกระบวนการเกิดอนุภาคนาโนของโลหะ.....	6
2.5 อธิบายสมการผลต่างของ Gibb's free energy, r_c คือขนาดวิกฤตของนิวคลีไอ และกราฟแสดงกระบวนการ Nucleation.....	6
2.6 แสดงองค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	8
2.7 กราฟแสดงพลังงานที่อะตอมของธาตุปลดปล่อยออกมาเมื่ออิเล็กตรอนมีการย้ายจากสถานะที่ถูกกระตุ้นกลับสู่สถานะพื้น.....	8
4.1 สเปกตรัมที่ได้จากการดูดกลืนแสงของสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ริกที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลว และภาพแสดงสีของสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ริกที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลว.....	20
4.2 สเปกตรัมที่ได้จากการดูดกลืนแสงของสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ริกชนิดเกรตวึเคราะห์ และภาพแสดงสีของสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ริกชนิดเกรตวึเคราะห์.....	21
4.3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ AuNPs (ที่เจือจาง 3 เท่า) เมื่อใช้ PVA ความเข้มข้นร้อยละ 0, 2, 4 และ 6 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็น Stabilizer และภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้.....	22
4.4 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM ของ AuNPs ที่ PVA ความเข้มข้นร้อยละ 0, 4 และ 6 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร.....	23
4.5 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ AuNPs (ที่เจือจาง 3 เท่า) เมื่อใช้ Citrate ความเข้มข้นร้อยละ 1, 1.5 และ 2 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็น Reducing agent และภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้.....	24
4.6 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM โดยที่ AuNPs ที่ Citrate เข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร.....	24
4.7 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ AuNPs ที่ได้จากการใช้สารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ริกที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลวก่อนการสังเคราะห์มีค่า pH เท่ากับ 1.17, 2.00, 3.11 และ 4.29.....	25
4.8 ภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้โดยมีค่า pH ของสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ริกที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลวก่อนการสังเคราะห์เท่ากับ 1.17, 2.00, 3.11 และ 4.29.....	26
4.9 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ AuNPs (ที่เจือจาง 3 เท่า) เมื่อใช้ Citrate ความเข้มข้นร้อยละ 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และ 1.5 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็น Reducing agent.....	27

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.10 ภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้เมื่อใช้ Citrate ความเข้มข้น ร้อยละ 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และ 1.5 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็น Reducing agent และสารละลาย AuNPs ชนิดเกรตวึเคราะห์.....	27
4.11 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM ของ AuNPs ที่ Citrate ความเข้มข้น ร้อยละ 1.1, 1.3 และ 1.4 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร	28
4.12 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ AuNPs (ที่เจือจาง 3 เท่า) เมื่อใช้ PVA ความเข้มข้น ร้อยละ 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็น Stabilizer.....	29
4.13 ภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้เมื่อใช้ PVA ความเข้มข้น ร้อยละ 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็น Stabilizer และสารละลาย AuNPs ชนิดเกรตวึเคราะห์.....	29
4.14 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM ของ AuNPs ที่ PVA ความเข้มข้น ร้อยละ 4, 5 และ 8 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร.....	30
4.15 สเปกตรัมของ AuNPs ที่สังเคราะห์ได้จากกรดเตตระคลอโรออร์คชนิดเกรตวึเคราะห์ จากทองคำเปลว ในสภาวะที่เหมาะสม และสารมาตรฐานอนุภาคทองคำ และภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้.....	31
4.16 สเปกตรัมที่ได้จากเครื่อง EDS ของ AuNPs ที่สังเคราะห์ได้จาก HAuCl ₄ ชนิดเกรตวึเคราะห์ ในสภาวะที่เหมาะสม และตารางแสดงร้อยละของปริมาณธาตุทอง.....	32
4.17 สเปกตรัมที่ได้จากเครื่อง EDS ของ AuNPs ที่สังเคราะห์ได้จาก HAuCl ₄ ที่เตรียมได้จาก ทองคำเปลวในสภาวะที่เหมาะสม และตารางแสดงร้อยละของปริมาณธาตุทอง.....	33
4.18 สเปกตรัมที่ได้จากเครื่อง EDS ของสารมาตรฐาน AuNPs และตารางแสดงร้อยละของปริมาณธาตุทอง.....	33
จ.1 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM โดยที่ (ก) AuNPs ที่ Citrate 1.5 % w/v และ (ข) AuNPs ที่ Citrate 2 % w/v.....	42
ฉ.1 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM โดยที่ (ก) AuNPs ที่ Citrate 1 % w/v และ (ข) AuNPs ที่ Citrate 1.2 % w/v.....	43
ช.1 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM โดยที่ (ก) AuNPs ที่ PVA 6 % w/v และ (ข) AuNPs ที่ PVA 7 % w/v	44

คำย่อ/สัญลักษณ์

คำย่อ/สัญลักษณ์	คำอธิบาย
AuNPs	อนุภาคทองระดับนาโน
HAuCl ₄	กรดเตตระคลอโรออร์ค
Citrate	ไตรโซเดียมซิเตรท
PVA	โพลีไวนิลแอลกอฮอล์
keV	กิโลอิเล็กตรอนโวลท์
cm ³	ลูกบาศก์เซนติเมตร
mL	มิลลิลิตร
μL	ไมโครลิตร
mM	มิลลิโมลาร์
M	มิลลิลิตร
TEM	Transmission Electron Microscope
EDS	Electron Dispersive X-ray Spectrometer

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้อุณหภูมิของคานาโนอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครชิป (Electronic microchips) ใช้เป็นเซนเซอร์ในการตรวจวัดทางเคมี (chemical sensor) หรือทางชีวภาพ (Biosensor) เป็นต้น สาเหตุที่นิยมประยุกต์ใช้อุณหภูมิของคานาโน เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพมีอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูงมากเมื่อเทียบกับทองคำแบบก้อน จึงทำให้มีความไวต่อปฏิกิริยาเพิ่มสูงขึ้น

ในการสังเคราะห์อุณหภูมิของคานาโน จะนิยมใช้เตตระคลอโรออร์ติกแอซิด (HAuCl_4) เกรดวิเคราะห์ (Analytical reagent grade) ที่มีความบริสุทธิ์ 99.9 % เป็นสารตั้งต้น ซึ่งจะทำให้ได้อุณหภูมิของคานาโนที่มีความบริสุทธิ์สูง อย่างไรก็ตามการใช้ HAuCl_4 มีข้อจำกัด คือเป็นสารเคมีที่ราคาแพงมาก (5 กรัม ราคา 23,251 บาท) ทำให้ต้นทุนในการสังเคราะห์สูง

ในงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ จะลดต้นทุนในการสังเคราะห์อุณหภูมิของคานาโน โดยใช้สารตั้งต้นชนิดอื่น ที่มีราคาถูกกว่า HAuCl_4 และโดยที่ 'ทองคำเปลว' เป็นวัสดุราคาถูก และหาง่ายในประเทศไทย เนื่องจากนิยมใช้ทองคำเปลวในกิจกรรมต่างๆ ของศาสนาพุทธ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงจะทำการสังเคราะห์อุณหภูมิของคานาโนจากทองคำเปลว และจะทำการศึกษาคูณลักษณะของอุณหภูมิของคานาโนที่เตรียมได้จากทองคำเปลว พร้อมศึกษาเปรียบเทียบกับคูณลักษณะของอุณหภูมิของคานาโนที่สังเคราะห์ได้จาก HAuCl_4 ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อสังเคราะห์อุณหภูมิของคานาโนโดยใช้ทองคำเปลวเป็นสารตั้งต้น
- 1.2.2 เพื่อศึกษาคูณลักษณะของอุณหภูมิของคานาโนที่สังเคราะห์ได้
- 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบคูณลักษณะของอุณหภูมิของคานาโนที่สังเคราะห์จากทองคำเปลวและจาก HAuCl_4

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

งานวิจัยนี้ เริ่มจากการค้นคว้าและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการละลายทองคำเปลวด้วยกรดกัดทอง รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสังเคราะห์และศึกษาคูณลักษณะอุณหภูมิของคานาโน จากนั้นจึงเริ่มการทดลองจากการละลายทองคำเปลวด้วยกรดกัดทอง โดยจะได้ศึกษาหาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการละลายของทอง เช่น ความเข้มข้นของกรดกัดทอง เป็นต้น จากนั้นจึงทำการสังเคราะห์อุณหภูมิของคานาโนจากสารละลายทองคำเปลวที่เตรียมได้ การสังเคราะห์อาศัยวิธีการเตรียมเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เป็นการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบเตอคีวิช (Turkevich method) ซึ่งใช้ซิเตรทเป็นตัวรีดิวซ์เปลี่ยนไอออนของทอง (Au^{3+}) ในสารละลายทองคำเปลว ให้เป็นอนุภาคทองคำนาโน (Au^0) เลือกใช้วิธีเตอคีวิช เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและขั้นตอนการสังเคราะห์ไม่ซับซ้อน สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่แล้วในห้องปฏิบัติการทั่วไปในการสังเคราะห์ ในงานวิจัยนี้จะได้ศึกษาอิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อขนาดและความบริสุทธิ์ของอนุภาคทองคำนาโน เช่น ความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิเตรท ความเข้มข้นของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (ใช้เป็นสารรักษาความเสถียรของอนุภาคทองที่สังเคราะห์ไม่ให้ตกตะกอน) เป็นต้น ทำการศึกษาคุณสมบัติเชิงแสงของสารละลายทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้ด้วยเครื่องยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ศึกษาขนาดของอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน และศึกษาความบริสุทธิ์ของอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุแบบส่องผ่านรังสีเอ็กซ์ จากนั้นจึงนำผลการศึกษาที่ได้เปรียบเทียบกับขนาดและคุณลักษณะของอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ขึ้นเมื่อใช้ $HAuCl_4$ (เกรดวิเคราะห์ ความบริสุทธิ์ 99.9%) เป็นสารตั้งต้น จากนั้นจึงสรุปผลการศึกษาและดำเนินการรายงานผลการศึกษาต่อไป

ลำดับขั้นตอนในการทดลอง เป็นดังต่อไปนี้

1. ทำการละลายทองคำเปลวด้วยกรดกัดทอง
2. สังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากสารละลายทองคำเปลวที่เตรียมได้
3. ศึกษาอิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อขนาดและความบริสุทธิ์ของอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้
4. ศึกษาขนาดและคุณลักษณะของอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้จากทองคำเปลว
5. นำผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบกับขนาดและคุณลักษณะของอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้จาก $HAuCl_4$ (เกรดวิเคราะห์ ความบริสุทธิ์ 99.9%)

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 สามารถสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนโดยใช้ทองคำเปลวเป็นสารตั้งต้นได้เป็นผลสำเร็จ
- 1.4.2 ได้อนุภาคทองคำนาโนที่มีขนาด ความบริสุทธิ์และคุณลักษณะ ที่ใกล้เคียงกับคุณลักษณะของอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้เมื่อใช้ $HAuCl_4$ เป็นสารตั้งต้น

บทที่ 2


ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 อนุภาคทองคำนาโน

2.1.1 คุณสมบัติของทองคำนาโน [1-6]

2.1.1.1 คุณสมบัติทางแสง

เมื่อทำการย่อขนาดทองคำให้เล็กลง จนมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าความยาวคลื่นแสงที่มาก กระทบมากๆ จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เซอร์เฟซ พลาสมอน เรโซแนนซ์ (Surface Plasmon Resonance, SPR) ซึ่งเป็นคลื่นความหนาแน่นของประจุที่เกิดจากการสั่นของอิเล็กตรอนอิสระที่มีลักษณะการสั่นแบบพร้อมเพรียงกัน เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณผิวรอยต่อของโลหะกับสารไดอิเล็กทริก เช่น ระหว่างทอง หรือเงินกับอากาศหรือสารละลาย โดยที่ขนาด ยอดคลื่น และความกว้างของสเปกตรัมพลาสมอนเรโซแนนซ์ของวัสดุต่างๆ จะขึ้นอยู่กับ ขนาด รูปร่าง ประเภทของวัสดุ และสภาพแวดล้อมรอบวัสดุนั้น อนุภาคนาโนของทองคำจะมีสีแดงทับทิมแทนที่จะเป็นสีเหลืองวาวอย่างที่พบกันทั่วไปในโลหะชนิดอื่น เนื่องจากการดูดกลืนแสงสีเขียวซึ่งเป็นแสงคู่ตรงข้ามกับแสงสีแดง (ความยาวคลื่นประมาณ 520 นาโนเมตร) นอกจากทองคำนั้นก็มีโลหะชนิดอื่นที่สามารถแสดงปรากฏการณ์เชิงแสงในลักษณะเดียวกันนี้ได้ เช่น อนุภาคนาโนของเงินจะมีสีเหลืองเข้มแทนที่จะมีสีเงินวาว โดยที่มีความถี่อยู่ในช่วงใกล้รังสียูวีซึ่งอยู่นอกสเปกตรัมของช่วงแสงที่มองเห็น นอกจากนี้ อนุภาคนาโนของโลหะเกือบทุกชนิด ไม่สามารถคงตัวอยู่ในรูปอนุภาคนาโนได้นานในสภาวะแวดล้อมตามปกติ ทำให้ไม่ค่อยพบปรากฏการณ์นี้ในโลหะชนิดอื่นๆ




รูปที่ 2.1 รูปแสดงการสั่นของอิเล็กตรอนอิสระแบบกลับไปกลับมา [1]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.1.2 คุณสมบัติทางกายภาพ

เมื่อทำการลดขนาดอนุภาคลงเป็นระดับนาโนเมตร อนุภาคนาโนจะแสดงคุณสมบัติเชิงกายภาพในด้านขนาด มีขนาดเล็กในระดับ 1 - 100 นาโนเมตร มีพื้นที่ผิวมากกว่าโลหะแบบก้อน




รูปที่ 2.2 รูปแสดงคุณสมบัติทางกายภาพของอนุภาคนาโน มีพื้นที่ผิวมากขึ้น [2]

2.1.1.3 อนุภาคทองระดับนาโน

อนุภาคทองนาโนเป็นอนุภาคที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากโลหะทอง มีขนาดเล็กอยู่ในช่วง 1-100 นาโนเมตร การที่มีขนาดเล็กลงทำให้อนุภาคทองมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เปลี่ยนไปจากโลหะทองขนาดใหญ่ เช่น ทำให้มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูง มีอะตอมอยู่บริเวณพื้นที่ผิวมาก ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเคมีบนพื้นผิวหน้าวัตถุได้ง่าย ช่วยในการเร่งปฏิกิริยาเคมี ดังนั้นอนุภาคทองนาโนจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

2.1.1.4 การสังเคราะห์อนุภาคทองระดับนาโน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสร้างหรือการสังเคราะห์อนุภาคทองระดับนาโนให้มีขนาดในช่วง 1-100 นาโนเมตรนั้นแบ่งได้เป็น 2 แบบ



รูปที่ 2.3 การสังเคราะห์อนุภาคทองระดับนาโนแบบ Top-down และ แบบ Bottom-up [3]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทำโครงสร้างขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงระดับนาโน หรือกระบวนการสังเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top-Down Approach)

เป็นกระบวนการสังเคราะห์โดยการใช้อุปกรณ์ตัด แบ่งแยก เจาะ ย่อย หรือบดให้ของที่มีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลง จนถึงระดับนาโนเมตร ตัวอย่างของเทคโนโลยีแบบบนลงล่าง เช่น โฟโตลิโทกราฟี (Photo lithography) หรือ การแกะสลักเพื่อกำหนดลักษณะโครงสร้างระดับนาโนเมตรบนวงจรรีเอเล็กทรอนิกส์ แต่กระบวนการนี้มีข้อจำกัดคือมีความยากในการควบคุมขนาดและรูปร่างของอนุภาค

การสังเคราะห์จากอนุภาคเล็กประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างใหญ่ หรือ กระบวนการสังเคราะห์แบบล่างสู่บน (Bottom-Up Approach)

เป็นกระบวนการสังเคราะห์โดยการนำอะตอม หรือโมเลกุลมาจัดเรียงจนเกิดขึ้นเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่เป็นระดับนาโนเมตรด้วยวิธีต่างๆ ทางเคมี เช่น อาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของสารละลาย chloroauric acid (Au^{3+}) โดยใช้ Sodiumborohydride หรือ Trisodium Citrate เป็นตัวรีดิวซ์ เพื่อเปลี่ยนไอออนของทอง (Au^{3+}) ให้เป็นอะตอมของทอง (Au^0) อะตอมทองจะเกิดการรวมตัวกันหลายๆ อะตอมจนกลายเป็นอนุภาคนาโนทองที่มีขนาดระดับนาโนเมตร มีลักษณะเป็นคอลลอยด์ที่มีของแข็งขนาดนาโนเมตรแขวนลอยอยู่ในสารละลาย ซึ่งวิธีนี้มักจะใช้กับสารที่อยู่ในรูปของเหลวหรือโมเลกุล ที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าระดับนาโนเมตร มักพบในเทคโนโลยีด้านเคมี และชีวภาพ


ในปัจจุบันกระบวนการสังเคราะห์แบบล่างสู่บน (Bottom-Up Approach) นิยมนำไปใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคทองระดับนาโนมากกว่ากระบวนการสังเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top-Down Approach) เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย สามารถควบคุมขนาดและรูปร่างของอนุภาคได้

2.1.1.5 วิธีการเตอคีวิช (Turkevich method)

เป็นเทคนิคหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์แบบล่างสู่บน (Bottom-Up Approach) ที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนอะตอมของโลหะให้เกิดเป็นอนุภาค ซึ่งวิธีการเตอคีวิชจะอาศัยปฏิกิริยารีดักชันเปลี่ยนอะตอมของโลหะเป็นอนุภาคนาโน

ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโน จะต้องเตรียมโลหะให้อยู่ในรูปสารละลายก่อนที่จะทำปฏิกิริยา ตัวรีดิวซ์ส่วนใหญ่จะใช้เป็น โซเดียม โบโรไฮไดรด์, กรดแอสคอร์บิก, ไตรโซเดียมซิเตรท หรือ แอลกอฮอล์ และมีการใช้ตัวเสถียรไลเซอร์ เช่น โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ หรือโพลีไวนิลไพโรลิดีน ตัวเสถียรไลเซอร์จะเกาะติดบริเวณผิวของอนุภาค ทำให้เกิดขึ้นของประจุลบที่มีแรงผลักรวมกันเนื่องจากประจุไฟฟ้า เพื่อไม่ให้อนุภาคโลหะเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มอนุภาคและตกตะกอน


กระบวนการเกิดอนุภาคนาโน



รูปที่ 2.4 แสดงกระบวนการเกิดอนุภาคนาโนของโลหะ [4]

Reduction Reaction เป็นกระบวนการที่ลดค่าออกซิเดชันของอะตอมโลหะ หลังจากที่โลหะถูกรีดิวซ์จะเข้าสู่กระบวนการ Nucleation ที่นิวเคลียสของโลหะเกิดการรวมตัวกันเรียกว่า นิวคลีโอ เพื่อกลายเป็นผลึก ซึ่งขนาดของนิวคลีโอจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ จนถึงขนาดวิกฤต ซึ่งอธิบายด้วยสมการผลต่างของ Gibbs free energy

$$\Delta G = -\frac{4}{3}\pi r^3 |\Delta G_v| + 4\pi^2 \gamma$$



รูปที่ 2.5 (a) อธิบายสมการผลต่างของ Gibbs free energy , r_c คือขนาดวิกฤตของนิวคลีโอ และ (b) กราฟแสดงกระบวนการ Nucleation [4]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการ Nucleation สามารถเกิดได้ 2 แบบคือ

1. Primary Nucleation หรือ Homogeneous Nucleation เป็นกระบวนการที่นิวเคลียสของแข็งรวมตัวกันเองเกิดเป็นนิวคลีโอ แล้วกลายสารที่มีความอิ่มตัวแบบยิ่งยวด (Critical Supersaturation) กระบวนการนี้ทำให้นิวคลีโอ มีความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเจือปนและสามารถเกิดขึ้นได้เอง

2. Heterogeneous Nucleation เป็นกระบวนการที่นิวเคลียสของแข็งรวมตัวกับสารอื่นเป็นนิวคลีโอ ซึ่งกระบวนการนี้เกิดจากการผสมสารตัวอื่นๆ ลงไปด้วยเพื่อให้เกิดผลึกที่แตกต่างออกไป จะทำให้พลังงานที่ใช้ในการเกิด Nucleation ลดลง เมื่อเติมผลึกของตัวถูกละลายลงไปอาจทำให้นิวคลีโอเพิ่มขึ้นในสารละลายได้ เรียกว่า Secondary Nucleation มี 2 แบบคือ Fluid-shear Nucleation คือกระบวนการที่สารละลายเคลื่อนที่ผ่านผลึกที่มีความเร็วมากพอ แล้วเกิดการเฉือนที่ผิวของผลึกทำให้บางส่วนหลุดออกกลายเป็นผลึกใหม่ และกระบวนการ Contact Nucleation เกิดจากการปั่นกวสารละลายที่รุนแรงทำให้ผลึกหลุดออกจากกันเกิดเป็นผลึกใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดผลึกขึ้นใหม่ได้ดี


เมื่อเกิด Nucleation แล้วจะเข้าสู่กระบวนการ Growth ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผลึกแต่ละตัวเกิดการรวมตัวที่เรียกว่า Coalescence จนมีขนาดใหญ่ขึ้นกลายเป็นอนุภาค ซึ่งขนาดของอนุภาคนาโนของโลหะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเข้มข้นของตัวเข้าทำปฏิกิริยา ทั้งโลหะและตัวรีดิวซ์ ชนิดของโลหะ ตัวรีดิวซ์และสเตบิลไลเซอร์ อุณหภูมิ และค่าพีเอช เป็นต้น

2.1.1.6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ลำอิเล็กตรอนแทนแสงธรรมดาในการส่องผ่านตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่นำมาใช้ในการตรวจวัดจะผ่านการเตรียมตัวอย่างให้มีลักษณะบางเป็นพิเศษ เพื่อให้ลำอนุภาคอิเล็กตรอนผ่านทะลุได้ ซึ่งภาพที่เกิดจากกล้องประเภทนี้ทำได้โดยการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่ทะลุผ่านตัวอย่างนั่นเอง เครื่อง TEM เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถเห็นอีกมิติหนึ่งของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรที่ตาของมนุษย์หรือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงไม่สามารถมองเห็นได้ จึงเหมาะสำหรับศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบภายในของตัวอย่าง เช่น องค์ประกอบภายในเซลล์ ลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ ดีเอ็นเอ เป็นต้น ซึ่งจะให้รายละเอียดสูงกว่ากล้องจุลทรรศน์ชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีกำลังขยายและประสิทธิภาพในการแจกแจงรายละเอียดสูงมาก (กำลังขยายสูงสุดประมาณ 0.1 นาโนเมตร)

หลักการทำงานของเครื่องประกอบด้วยแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนที่ทำหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอนป้อนให้กับระบบ โดยกลุ่มอิเล็กตรอนที่ได้จากแหล่งกำเนิดจะถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้า จากนั้นกลุ่มอิเล็กตรอนจะถูกบีบ ด้วยเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic lens) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลนส์รวบรวมรังสี (condenser lens) เพื่อทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนกลายเป็นลำอิเล็กตรอน สามารถปรับให้ขนาดของลำอิเล็กตรอนใหญ่หรือเล็กได้เพื่อให้ความเข้มข้นตามความเหมาะสมกับลักษณะของตัวอย่าง จากนั้นลำอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างที่จะศึกษาซึ่งมีลักษณะที่แบนและบางมาก สามารถที่จะให้อิเล็กตรอนทะลุผ่านได้ อิเล็กตรอนที่ทะลุผ่านตัวอย่างก็จะถูกปรับโฟกัสของภาพโดยเลนส์ใกล้วัตถุ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


(objective lens) จากนั้นจะได้รับการขยายด้วยเลนส์ทอดภาพไปสู่จอร์รับ (projector lens) และปรับโฟกัสของลำอนุภาคอิเล็กตรอนให้ยาวพอดีที่จะปรากฏบนฉากเรืองแสง จึงเกิดเป็นภาพ 2 มิติขึ้น



รูปที่ 2.6 รูปภาพแสดงองค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน [5]

2.1.1.7 Electron Dispersive X-ray Spectrometer (EDS)

เป็นเทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพวิเคราะห์หรือปริมาณวิเคราะห์ ในการตรวจวิเคราะห์หาธาตุหรือสารเคมีในสารตัวอย่างและสามารถหาโครงสร้างในผลึกได้ เครื่องมือนี้อาศัยหลักการกระตุ้นด้วยลำแสงอิเล็กตรอน ทำให้อิเล็กตรอนของธาตุเกิดการเปลี่ยนสถานะจากสถานะพื้นเป็นสถานะที่ถูกกระตุ้น และทำการวัดพลังงานของลำแสง X-rays ที่อะตอมของธาตุปลดปล่อยออกมา สามารถตรวจวิเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 4 (Be) ถึง 92 (U)



รูปที่ 2.7 กราฟแสดงพลังงานที่อะตอมของธาตุปลดปล่อยออกมาเมื่ออิเล็กตรอนมีการย้ายจากสถานะที่ถูกกระตุ้นกลับสู่สถานะพื้น [6]

เอกสารนี้เป็นเอกสารต้นฉบับที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษานี้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.1.8 ข้อดีของอนุภาคทองคำนาโน

1. อนุภาคทองคำนาโนมีการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะและอยู่ใกล้ช่วงอินฟราเรด เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงที่เหมาะสมจะทำให้มีความร้อนเกิดขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
2. อนุภาคทองคำนาโนมีอิเล็กทรอนิกส์ที่หนาแน่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคต่างและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคนิคเหล่านั้น เช่น เทคนิคทางไฟฟ้าเคมี การทำเซนเซอร์ เป็นต้น

2.1.2 การประยุกต์ใช้อนุภาคทองคำนาโนในด้านต่างๆ

ด้านการแพทย์

มีการนำไปใช้ในการรักษาเนื้องอกและรักษาโรคติดเชื้อต่างๆ จากคุณสมบัติเชิงแสง(optical properties) อนุภาคทองคำนาโนมีการดูดกลืนแสงสูงสุดในช่วงแสงขาว(visible region) หรือใกล้ช่วงลำแสงอินฟราเรด ซึ่งอนุภาคจะเกิดความร้อนเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสม เมื่ออนุภาคทองคำนาโนที่ถูกนำมายึดติดกับแอนติบอดีและนำไปไว้บริเวณเซลล์เป้าหมาย จะทำให้เซลล์นั้นถูกทำลายด้วยความร้อน

ในปี 2003 มีการนำอนุภาคทองคำนาโนมาประยุกต์ใช้เป็นสารในการบำบัดด้วยเทคนิค Plasmonic Photothermal Therapy (PPTT) เป็นเทคนิคที่มีความเจาะจงต่อเซลล์เป้าหมายโดยจะใช้ออนุภาคทองคำนาโนขนาด 20-30 นาโนเมตร มายึดติดกับ T-lymphocytes แล้วกระตุ้นให้เกิดความร้อนด้วยลำแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง

มีงานวิจัยที่นำอนุภาคทองคำนาโนไปใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือตรวจหาเชื้อด้วยการนำมาผูกติดกับแอนติบอดี แล้วทำการด้วยวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) ตัวอย่างโรคที่ทำการวินิจฉัยได้แก่ การหาเซลล์มะเร็ง หาเซลล์ leptospira ใน urine วินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

อีกทั้งยังนำอนุภาคทองคำนาโนไปประยุกต์ใช้เป็นตัวส่งถ่ายสารเคมีเนื่องจากขนาดเล็ก สามารถแทรกซึมไปยังเซลล์เป้าหมายได้ง่าย และสามารถควบคุมปริมาณสารที่กำหนดได้อย่างแม่นยำ สารที่ส่งถ่ายเข้าไปในร่างกายเป็นพวทยา สารสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

ด้านอุตสาหกรรม

มีการนำอนุภาคนาโนไปประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ในการตรวจหาสารเคมี สารพิษ หรือสารปนเปื้อนต่างๆ ในอุตสาหกรรม เนื่องจากอนุภาคทองคำนาโนมีคุณสมบัติเชิงแสง (optical properties) มีปรากฏการณ์เรโซแนนซ์พลาสมอน เรโซแนนซ์ เมื่ออนุภาคทองคำนาโนอยู่ในตัวกลางที่แตกต่างออกไป จะทำให้เกิดสีของสารละลายที่แตกต่างออกไป และยังมีคุณสมบัติเชิงไฟฟ้า (electronics properties) ที่สามารถนำไฟฟ้า และยังมีประจุอิเล็กทรอนิกส์ที่หนาแน่น สามารถสร้างเส้นลวดอิเล็กทรอนิกส์ (electron wire) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี

ตัวอย่างงานวิจัย มีการนำอนุภาคทองคำนาโนมาประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ที่สามารถมองเป็นการเปลี่ยนแปลงสีด้วยตาเปล่า (colorimetric sensor) ในการตรวจหาสาร E-coli โดยการหยดสารตัวอย่าง E-coli ลงไปในสารละลายอนุภาคทองคำนาโน จะเห็นการเปลี่ยนแปลงสีของละลายจากสีแดงไวน์(ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร) เป็นสีม่วง และวิเคราะห์หาปริมาณด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี พบว่ามีความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น (red-shift)

ด้านวิทยาศาสตร์และอื่นๆ

อนุภาคนาโนมีคุณสมบัติเด่นทั้งคุณสมบัติเชิงแสง คุณสมบัติเชิงกายภาพ และคุณสมบัติทางไฟฟ้า ทำให้มีการนำอนุภาคนาโนมาพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์เช่น เทคนิคทางไฟฟ้าเคมี มีการนำอนุภาคทองคำนาโนที่มีประจุอิเล็กตรอนหนาแน่น มาประยุกต์เป็นหัวตรวจวิเคราะห์(probe) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์

2.2 ทองคำเปลว

ทองคำเปลว (Gold foil) [7] คือแผ่นทองคำที่ผ่านการตีแผ่ขยายจนได้เป็นแผ่นที่มีความบางมาก ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้ทองคำเปลวในกิจกรรมต่างๆ ของศาสนาพุทธ

2.2.1 กรรมวิธีการผลิต

ทำการเตรียมทองคำเพื่อใช้ในการผลิตทองคำเปลว ซึ่งทองต้องมีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96.5 - 99.99 โดยน้ำหนัก ตามมาตรฐานของทองคำแท่งในประเทศ จากนั้นนำทองคำไปรีดให้เป็นแผ่น โดยจะรีดให้มีความกว้างและความยาวแล้วแต่น้ำหนักของทองคำที่ใช้ และให้มีความหนาประมาณ 4-5 ไมครอน ทองคำที่รีดเสร็จแล้วจะถูกเรียกว่าทองใบ นำทองใบมาทำความสะอาดโดยการเช็ดคราบน้ำมัน จากนั้นนำมาตัดให้เป็นเส้น ยาวประมาณ 1 ฟุต แล้วตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่มีความกว้างและความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เรียกว่า ตัวกูป นำตัวกูปมาตบสอ โดยการนำหมอนที่จุ่มแป้งสอมาเคาะใส่ตัวกูปเล็กน้อย ซึ่งแป้งสอจะเป็นตัวช่วยให้ทองคำไม่ติดกับกระดาษ จากนั้นนำตัวกูปมาใส่ในกระดาษกูป ซึ่งเป็นกระดาษแก้วชุ่นทรงสี่เหลี่ยมที่ผ่านการฉาบแป้งสอแล้ว โดยวางให้ทองคำอยู่ตรงกลาง กระดาษ 1 ใบ จะใส่ทอง 1 ชิ้น แล้วนำมาเรียงซ้อนกัน เพื่อที่เวลาที่จะทำให้ทองคำออกมามีลักษณะเดียวกัน จากนั้นใส่ปลอกกูปซึ่งทำจากหนังทั้ง 2 ข้าง แล้วนำไปตีเรียกว่าการตีกูป การตีกูปจะใช้เวลาตี 2-3 ชั่วโมงต่อกูป 1 ขอน (1 ขอน มีตัวกูปประมาณ 1000 แผ่น) โดยใช้ฆ้อนทองเหลืองตีกูปบนแท่นหินพื้นเรียบ เมื่อทองคำได้รับแรงกระแทกจากการเสียดสีจนเกิดความร้อนจะทำให้ทองคำเริ่มแผ่ขยายตัว ในขณะที่ควรระวังไม่ให้ปลอกกูปหลวม เพราะจะทำให้ทองภายในแตกได้ หลังจากตีกูปแผ่นทองคำจะถูกนำไปเทใส่กระดาษแก้วชุ่นทรงสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าฝัก เพื่อตีให้ทองคำเกิดการแผ่ขยายตัวใหญ่ขึ้น โดยเรียกขั้นตอนนี้ว่าการเททองลงฝัก หรือ ใส่ฝัก การใส่ฝักต้องให้ทองคำอยู่ตรงกลาง กระดาษ 1 ใบ จะใส่ทอง 1 ชิ้น นำมาเรียงซ้อนกันนำไปหุ้มปลอกหนังทั้ง 2 ข้าง แล้วจึงนำไปตีอีกครั้ง การตีฝักเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำเอ็กสาร์นชิ้นเอกสาร์หลังวันเวสสำหรับกรแข่งขันเพื่อกรวิเคราะห์หาปริมาณ เมื่อผู้เข้าแข่งขันเปิดซองแข่งขันในการคำนวณว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทองคำเปลว ตำแหน่งของชั้นและน้ำหนักในการตีจะต้องสม่ำเสมอ ใช้เวลาการตีทองในชั้นตอนนี้ 6 – 7 ชั่วโมง โดยจะต้องทำให้ได้แผ่นทองคำที่มีความบางที่สุดจนเป็นแผ่นทองคำเปลวจึงเสร็จสิ้นกระบวนการตีทอง หลังจากนั้นคือการนำแผ่นทองคำเปลวที่ผ่านการตีจนมีความบางมากๆ ออกจากกระดาษตีมาใส่ในกระดาษตามหรือกระดาษสา เรียกว่าการเททอง แล้วนำไปทำการตัดทอง ซึ่งการตัดทองนิยมใช้ไม้ไผ่เหลาเจียนขอบคมในการตัด เพราะไม้ไผ่จะมีความคมที่พอดีในการใช้เพื่อตัดทอง ผู้ชำนาญจะตัดทองคำลงกระดาษแผ่นรองให้ได้ขนาดตามต้องการแล้วประทับตราร้าน นำมัตรวมกัน เรียกมัตทอง พร้อมจำหน่าย

การตัดแผ่นทอง แบ่งได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

1. ทองเต็ม คือ แผ่นทองคำเปลวที่ถูกตัดใส่เต็มแผ่นกระดาษ
2. ทองจิ้ม คือ แผ่นทองคำเปลวขนาดเล็กที่ถูกตัดใส่ไม่เต็มแผ่นกระดาษ

2.2.2 ประเภทของทองคำเปลว

แผ่นทองคำเปลว แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. ทองคัต คือ แผ่นทองคำเปลวที่ถูกตัดออกมาตามขนาดที่กำหนด โดยผิวของแผ่นทองจะต้องเรียบเนียนเป็นแผ่นเดียวกัน ไม่มีรอยต่อของแผ่นทอง มีราคาแพง
2. ทองต่อ คือ แผ่นทองคำเปลวที่มีการตัดต่อแผ่นทองให้ได้ตามขนาดที่กำหนด โดยการนำแผ่นทองคำเปลวมาต่อกันมากกว่า 1 แผ่นขึ้นไป มีราคาถูก

และโดยทั่วไปทองคำเปลวแบ่งประเภทของทองตามความบริสุทธิ์ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ทองแดง หรือ ทองกิมซัว เป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากทองคำที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 โดยน้ำหนัก เมื่อนำมาตีออกจะทำให้ได้แผ่นทองคำเปลวที่มีสีเหลืองทองอร่ามออกแดง
2. ทองเขียว เป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากทองคำที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 97 โดยน้ำหนัก เมื่อนำมาตีออกจะทำให้ได้แผ่นทองคำเปลวที่มีสีเหลืองทองอร่ามออกเขียว มีราคาถูกกว่าทองแดง หรือ ทองกิมซัว
3. ทองวิทยาศาสตร์ เป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากสารประกอบโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทอง และสีเคลือบแปะอยู่บนแผ่นโพลีเมอร์ โดยจะสังเกตได้ง่ายเมื่อนำนิ้วมือชี้หากไม่ติดนิ้วมือแสดงว่าเป็นทองวิทยาศาสตร์

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

P. Pimpang และคณะ [8] ได้ทำการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนทองคำโดยวิธีการบดและรีดักชันทางเคมี ทำการศึกษาวิธีการละลายทองคำด้วยกรดกัดทองในอัตราส่วน 1:3 โดยใช้ทองคำเปลว ความบริสุทธิ์ 96.5 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 1.0754 กรัม ละลายด้วยกรดกัดทองที่ประกอบด้วยกรดไนตริก เข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และ กรดไฮโดรคลอริก เข้มข้น 36 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และให้ความร้อนพร้อมปั่นกวน สารละลายที่ได้นำมาปรับปริมาตรในขวดเอกสารเป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำผู้ให้เนื้อหาไปใช้ประโยชน์ในการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตรด้วยน้ำปราศจากไอออน จะได้สารละลายกรดเตตระคลอโรอริก เข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ จากนั้นได้ศึกษาวิธีการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโน โดยใช้โพลีไวนิลแอลกอฮอล์เป็นตัวสเตบิไลเซอร์ โดยใช้สารละลายกรดเตตระคลอโรอริกที่ได้ เข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ให้ความร้อนพร้อมปั่นกววน เมื่อสารละลายเดือดเติมสารละลายโซเดียมซิเตรทเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์โดยมวล ปริมาตร 0.3-0.8 มิลลิลิตรลงไปทันที สารละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลืองใสเป็นสีแดง จากนั้นเติมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์โดยมวล ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ได้เป็นอนุภาคนาโนทองคำ ซึ่งพบว่าที่ไตรโซเดียมซิเตรทเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์โดยมวล ปริมาตร 0.7 มิลลิลิตร ได้ขนาดอนุภาคนาโนทองคำเล็กที่สุด มีค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร

C. Li และคณะ [9] ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนโดยควบคุมอุณหภูมิและ pH ในงานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนโดยควบคุม pH ของสารละลายกรดเตตระคลอโรอริกก่อนการสังเคราะห์ ในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนใช้สารละลายกรดเตตระคลอโรอริกเข้มข้น 0.25 – 2.5 มิลลิโมลาร์ และควบคุม pH โดยการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2 – 10 มิลลิโมลาร์ พบว่า ที่โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นสูงกว่า 7.8 มิลลิโมลาร์ อนุภาคทองคำนาโนเกิดการตกตะกอน และที่ความเข้มข้น 6.6 มิลลิโมลาร์ อนุภาคทองคำนาโนเป็นสารแขวนลอย เมื่อนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน พบว่ามีขนาดเล็กที่สุดประมาณ 12 นาโนเมตร

P.K. Khanna และคณะ [10] ได้ศึกษาสมบัติความเป็นสเตบิไลเซอร์ของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนโดยใช้ตัวรีดิวซ์อื่นๆ ทั่วไป ซึ่งการทดลองได้ทำการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนโดยใช้โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ผสมกับเกลือไตรคลอโรอริกและตัวรีดิวซ์ที่แตกต่างกัน 2 แบบ คือไฮดราซีนที่เป็นตัวรีดิวซ์ที่รุนแรง และโซเดียมฟอร์มมาตไฮด์ดีซัลโฟไซด์ที่เป็นตัวรีดิวซ์อ่อนๆ และทำการปั่นกววนที่อุณหภูมิห้อง พบว่าอนุภาคทองคำนาโนที่เกิดขึ้นโดยใช้ไฮดราซีนเป็นตัวรีดิวซ์ ได้อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า มีค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย 528 นาโนเมตร มีพีคของเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชันที่แคบกว่า และมีขนาดประมาณ 15 นาโนเมตร

H. Tyagi และคณะ [11] ได้ศึกษาสมบัติความเป็นสเตบิไลเซอร์ของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนโดยใช้กรดแอสคอร์บิกเป็นตัวรีดิวซ์ โดยทำการผสมไตรคลอโรอริกกรดแอสคอร์บิก และโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เข้าด้วยกัน ละลายด้วยน้ำกลั่น และเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อควบคุม pH ในช่วง 3-11 พบว่าเมื่อค่า pH มากขึ้นจะทำให้ค่าการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นจาก 509 นาโนเมตร เป็น 519 นาโนเมตร อนุภาคทองคำนาโนเกิดการตกตะกอนเมื่อ pH มีค่าเท่ากับ 11 และที่อัตราส่วนความเข้มข้นระหว่าง กรดแอสคอร์บิกกับไตรคลอโรอริก มีค่า 3:1 ขึ้นไป อนุภาคทองคำนาโนเกิดการตกตะกอน

M.R. Hormozi-nezhad และคณะ [12] ได้ทำการตรวจวัดสีสเทอินและกลูตาไทโอนด้วยวิธี colorimetric method โดยใช้อนุภาคทองคำนาโนเป็นตัวเข้าทำปฏิกิริยา ในงานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนด้วยวิธี เตอคีวิช (turkivich method) โดยใช้สารละลายกรดเตตระคลอโรอูริก เกรตวึเคราะห์ เข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ให้ความร้อนและปั่นกวนเป็นเวลา 30 นาที เมื่อสารละลายเดือด เติมไตรโซเดียมไซเตรท เข้มข้น 38.8 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร สีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีแดง ได้เป็นอนุภาคทองคำระดับนาโน มีขนาดประมาณ 13 นาโนเมตร และมีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 สารเคมีและอุปกรณ์

3.1.1 สารเคมี

ชื่อสารเคมี	สูตรเคมี	ยี่ห้อและประเทศผู้ผลิต
ทองคำเปลว (บริสุทธิ์ 99.9 %)	-	ช่างแดง, ไทย
กรดเตตระคลอโรอริก (Tetrachlorauric (III) acid)	$\text{HAuCl}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	Sigma-Aldrich, อเมริกา
กรดไนตริก (Nitric acid)	HNO_3	Carlo Erba Reagents, สเปน
กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid)	HCl	Carlo Erba Reagents, สเปน
ไตรโซเดียมซิเตรท (Sodium citrate tribasic)	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Sigma-Aldrich, อเมริกา
โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (Poly Vinyl Alcohol)	$(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_x$	Sigma-Aldrich, อเมริกา
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide)	NaOH	Rankem, อินเดีย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2 อุปกรณ์และเครื่องตรวจวัด

1. ปีกเกอร์	ขนาด	500	cm ³	2	ใบ
	ขนาด	250	cm ³	2	ใบ
	ขนาด	100	cm ³	3	ใบ
	ขนาด	50	cm ³	20	ใบ
2. ขวดวัดปริมาตร	ขนาด	100	cm ³	5	ใบ
	ขนาด	50	cm ³	4	ใบ
	ขนาด	10	cm ³	15	ใบ
3. ปีเปต	ขนาด	10	cm ³	1	อัน
4. ไมโครปีเปต	ขนาด	5	ml	1	อัน
	ขนาด	100	μl	1	อัน
5. ขวดขนาดเล็กมีฝาปิด	15	ใบ			
6. แท่งแก้วคนสาร	2	อัน			
7. จุกยาง	1	อัน			
8. ซ้อนตักสาร	2	อัน			
9. นาฬิกาจับเวลา	2	อัน			
10. แท่งแม่เหล็ก	2	อัน			
11. กระจกนาฬิกา	2	อัน			
12. โถดูดความชื้น					
13. เครื่องให้ความร้อน – IKA® C-MAG HS 7					
14. เครื่องซังสาร – Suimadzu Aux 220, อเมริกา					
15. เครื่องวัดพีเอช – METTLER TOLEDO FiveEasyPlus™, เยอรมัน					
16. เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ – Jasco V630, อเมริกา					
17. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) – FEI รุ่น TECNAI T20 G ² , เนเธอร์แลนด์					
18. เครื่อง Electron Dispersivity X-ray Spectrometer (EDS) – FE-SEM MODEL: HITACHI –					

เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 การเตรียมสารละลาย

สารละลายทุกตัวเตรียมจากน้ำกลั่นปราศจากไอออนที่ได้จากเครื่อง ZENEER UP 900 (ยี่ห้อ human corporation)

3.2.1 การเตรียมสารละลายกรดกัดทอง

เติมน้ำกลั่นปราศจากไอออน ปริมาตร 2.4 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร จากนั้นตวงสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นร้อยละ 37 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาตร 5.7 มิลลิลิตร และตวงสารละลายกรดไนตริกเข้มข้นร้อยละ 65 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาตร 1.9 มิลลิลิตร ตามลงในบีกเกอร์ จะได้สารละลายกรดกัดทองเข้มข้นร้อยละ 7.6 โดยปริมาตรต่อปริมาตร

3.2.2 การเตรียมสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรดวิเคราะห์เข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์

ละลายกรดเตตระคลอโรอริค 0.0394 กรัม ด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออนจำนวนเล็กน้อยใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรจนถึงขีดบอกปริมาตรด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออน จะได้สารละลายกรดเตตระคลอโรอริคเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์

3.2.3 การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 1 โมลาร์

ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 4 กรัม ด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออนจำนวนเล็กน้อย คนจนสารละลายหมด นำไปใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรจนถึงขีดบอกปริมาตรด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออน จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 1 โมลาร์

3.2.4 การเตรียมสารละลายไตรโซเดียมซิเตรท

3.2.4.1 การเตรียมสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร
ละลายไตรโซเดียมซิเตรท 5 กรัม ด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออนจำนวนเล็กน้อยใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรจนถึงขีดบอกปริมาตรด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออน จะได้สารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร

3.2.4.2 การเตรียมสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นร้อยละ 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 และ 2 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร

เปิดสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร มา 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 และ 2 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรจนถึงขีดบอกปริมาตรด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออน จะได้สารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่ความเข้มข้นต่างๆ

3.2.5 การเตรียมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์

3.2.5.1 การเตรียมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตรละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ 5 กรัม ด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออนจำนวนเล็กน้อยใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรจนถึงขีดบอกปริมาตรด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออน จะได้สารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร

3.2.5.2 การเตรียมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 2, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร

ปีเปตสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร มา 2, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรจนถึงขีดบอกปริมาตรด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออน จะได้สารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นต่างๆ

3.3 วิธีการทดลอง

3.3.1 การละลายทองคำเปลวโดยใช้กรดกัดทอง

นำแผ่นทองคำเปลวเกรดบริสุทธิ์ 0.2232 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ที่มีสารละลายกรดกัดทองที่เตรียมไว้ในข้อที่ 3.2.1 บรรจุอยู่ 10 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปให้ความร้อนด้วยเครื่องให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส พร้อมบันทึกเวลาเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จนทองละลายหมด นำสารละลายทองที่ได้ไปตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วนำไปกรองตะกอนด้วยกระดาษกรองเบอร์ 2 ตะกอนที่ได้นำไปอบให้แห้งและชั่งน้ำหนัก สารละลายทองที่ได้เทใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรจนถึงขีดบอกปริมาตรด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออน จะได้สารละลายกรดเตตระคลอโรออร์คที่ได้จากการละลายทองคำเปลวความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์

3.3.2 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคทองนาโนจากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์คชนิดเกรดวิเคราะห์

3.3.2.1 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม

ปีเปตสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์คชนิดเกรดวิเคราะห์ ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร นำไปให้ความร้อนด้วยเครื่องให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียสพร้อมบันทึกเวลาเป็นเวลาที่ 5 นาที จนสารละลายเริ่มเดือด จากนั้นเติมสารละลายไตรโซเดียมซิติเรทความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาตร 1.4 มิลลิลิตร ทันทีอย่างรวดเร็ว ให้ความร้อนต่ออีก 5 นาที เมื่อสีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีแดงไวน์ เติมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ทำการตรวจวัดค่าพีเอช และตรวจวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอื่นๆ ทำการทดลองตามแบบเดิมแต่เปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ จากความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็นความเข้มข้นร้อยละ 4 และ 6 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ตามลำดับ

3.3.2.2 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม

ปีเปตสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรดวิเคราะห์ ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร นำไปให้ความร้อนด้วยเครื่องให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส พร้อมปั่นกวนเป็นเวลา 5 นาที จนสารละลายเริ่มเดือด จากนั้นเติมสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาตร 1.4 มิลลิลิตร ทันทีอย่างรวดเร็ว ให้ความร้อนต่ออีก 5 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ทำการตรวจวัดค่าพีเอช และตรวจวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง ยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์

สำหรับสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นอื่นๆ ทำการทดลองตามแบบเดิมแต่เปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรท จากความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็นความเข้มข้นร้อยละ 1.5 และ 2 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ตามลำดับ

3.3.3 การสังเคราะห์อนุภาคทองนาโนจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลว

ปีเปตสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่ได้จากการละลายทองคำเปลวความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร นำไปให้ความร้อนด้วยเครื่องให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส พร้อมปั่นกวน เมื่อสารละลายเริ่มเดือดเติมสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นร้อยละ 1.4 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาตร 1.4 มิลลิลิตร ทันทีอย่างรวดเร็ว ให้ความร้อนต่ออีก 5 นาที เมื่อสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีแดงไวน์ เติมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จะได้สารละลายอนุภาคทองระดับนาโน ทำการตรวจวัดค่าพีเอช และตรวจวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง ยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์

3.3.4 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคทองนาโนจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว

3.3.4.1 การศึกษาพีเอชที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์อนุภาคทองนาโน

ตรวจวัดค่าพีเอชของสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่ได้จากการละลายทองคำเปลวด้วยพีเอชมิเตอร์ ปรับพีเอชของสารละลายให้มีค่าพีเอชเท่ากับ 2 ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1 โมลาร์ จะได้สารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่ได้จากการละลายทองคำเปลวมีค่าพีเอชเท่ากับ 2 จากนั้นนำไปดำเนินการทดลองต่อดังข้อ 3.3.2

สำหรับที่ค่าพีเอชอื่นๆ ทำการทดลองตามแบบเดิมแต่เปลี่ยนค่าพีเอชของสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่ได้จากการละลายทองคำเปลว จากค่าพีเอชเท่ากับ 2 เป็นค่าพีเอชเท่ากับ 3 และ 4 ตามลำดับ

3.3.4.2 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม

ปิเปตสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่ได้จากการละลายทองคำเปลวความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร นำไปให้ความร้อนด้วยเครื่องให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส พร้อมปั่นกวนเป็นเวลา 5 นาที จนสารละลายเริ่มเดือด จากนั้นเติมสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาตร 1.4 มิลลิลิตร ทันทันอย่างรวดเร็วจนให้ความร้อนต่ออีก 5 นาที เมื่อสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีแดงไวน์ เติมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 5 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ทำการตรวจวัดค่าพีเอช และตรวจวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง ยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์

สำหรับสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นอื่นๆ ทำการทดลองตามแบบเดิมแต่เปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรท จากความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็นความเข้มข้นร้อยละ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และ 1.5 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ตามลำดับ

3.3.4.3 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม

ปิเปตสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่ได้จากการละลายทองคำเปลวความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร นำไปให้ความร้อนด้วยเครื่องให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส พร้อมปั่นกวนเป็นเวลา 5 นาที จนสารละลายเริ่มเดือด จากนั้นเติมสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นร้อยละ 1.4 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาตร 1.4 มิลลิลิตร ทันทันอย่างรวดเร็วจนให้ความร้อนต่ออีก 5 นาที เมื่อสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีแดงไวน์ เติมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 4 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ทำการตรวจวัดค่าพีเอช และตรวจวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง ยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์


สำหรับสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอื่นๆ ทำการทดลองตามแบบเดิมแต่เปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ จากความเข้มข้นร้อยละ 4 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็นความเข้มข้นร้อยละ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ตามลำดับ

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

4.1 การละลายทองคำเปลวโดยใช้กรดกัดทอง


ได้ทำการละลายทองคำเปลวตามวิธีการทดลองในข้อ 3.3.1 พบว่าได้ผลการทดลองดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 (ก) สเปกตรัมที่ได้จากการดูดกลืนแสงของสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ิกที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลว และ (ข) ภาพแสดงสีของสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ิกที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลว

จากผลการทดลองในรูปที่ 4.1 พบว่าสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ิกที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลวมีสีเหลือง และเมื่อทำการตรวจวัดการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200-800 นาโนเมตร มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่นบริเวณ 313 นาโนเมตร มีค่าพีเอช 1.17 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ิกชนิดเกรดวิเคราะห์ ที่มี ความยาวคลื่นบริเวณ 293 นาโนเมตร มีค่าพีเอช 2.84 และสารละลายมีสีเหลือง ดังแสดงในรูปที่ 4.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 (ก) สเปกตรัมที่ได้จากการดูดกลืนแสงของสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ิกชนิดเกรดวิเคราะห์ และ (ข) ภาพแสดงสีของสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ิกชนิดเกรดวิเคราะห์

4.2 การสังเคราะห์อนุภาคทองคำจากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ิกชนิดเกรดวิเคราะห์


4.2.1 ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม

ได้ทำการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมที่ความเข้มข้น 0%, 2%, 4% และ 6% w/v ตามลำดับ ซึ่งได้ผลการทดลองดังรูปที่ 4.3 และ 4.4

จากผลการทดลองในรูปที่ 4.3 พบว่าสารละลายอนุภาคทองคำระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ิกชนิดเกรดวิเคราะห์โดยใช้สารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นต่างๆ สารละลายที่สังเคราะห์ได้ทั้งหมดมีสีแดงไวน์ เมื่อทำการตรวจวัดการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร มีค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดใกล้เคียงกัน และเมื่อนำสารละลายอนุภาคทองคำระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้ไปสำรวจด้วยเครื่อง TEM พบว่าอนุภาคมีขนาดใกล้เคียงกันมาก เนื่องจากความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อขนาดของอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตตระคลอโร


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ออร์คชนิดเกรตวิเคราะห์ ดังแสดงในรูปที่ 4.4 ดังนั้นจึงเลือกสภาวะที่ไม่มีการใช้สารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (0% w/v) เพื่อทำการศึกษาหัวข้ออื่นๆ ต่อไป



รูปที่ 4.3 (ก) สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ AuNPs (ที่เจือจาง 3 เท่า) เมื่อใช้ PVA ความเข้มข้น 0%, 2%, 4% และ 6% w/v เป็น Stabilizer และ (ข) ภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.4 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM โดยที่ (ก) AuNPs ที่ PVA 0% w/v (ข) AuNPs ที่ PVA 2% w/v (ค) AuNPs ที่ PVA 4% w/v และ (ง) AuNPs ที่ PVA 6% w/v

4.2.2 ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม


ได้ทำการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม ที่ความเข้มข้น 1%, 1.5% และ 2% w/v ตามลำดับ ซึ่งได้ผลการทดลองดังรูปที่ 4.5 และ 4.6

จากผลการทดลองในรูปที่ 4.5 พบว่าสารละลายอนุภาคทองระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรดวิเคราะห์โดยใช้สารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นต่างๆ สารละลายที่สังเคราะห์ได้ทั้งหมดมีสีแดงไวน์ เมื่อทำการตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร ทั้งหมดมีค่าความยาวคลื่นสูงสุดที่บริเวณ 520 นาโนเมตร และมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก และเมื่อนำสารละลายอนุภาคทองระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้ไปสำรวจด้วยเครื่อง TEM พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรท ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไม่มีผลต่อขนาดของอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้จากกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรดวิเคราะห์ ดังรูปที่ 4.6 ดังนั้นจึงเลือกสภาวะที่มีการใช้สารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้น 1% w/v โดยได้สรุปสภาวะไว้ดังตารางที่ 4.1



รูปที่ 4.5 (ก) สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ AuNPs (ที่เจือจาง 3 เท่า) เมื่อใช้ Citrate ความเข้มข้น 1%, 1.5% และ 2% w/v เป็น Reducing agent และ (ข) ภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้ในวงจำกัด ไม่สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
รูปที่ 4.6 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM โดยที่ AuNPs ที่ Citrate 1% w/v
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.1 สรุปสถานะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวิเคราะห์

ปัจจัยที่ศึกษา	ช่วงที่ศึกษา	ค่าที่เลือก
ความเข้มข้นของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์	0 – 6 %	0 %
ความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิเตรท	1.0 – 2.0 %	1 %


4.3 การศึกษาสถานะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว

4.3.1 การศึกษาพีเอชที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์อนุภาคทองคำ



รูปที่ 4.7 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ AuNPs ที่ได้จากการใช้สารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลวก่อนการสังเคราะห์ที่มีค่า pH เท่ากับ 1.17, 2.00, 3.11 และ 4.29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.8 ภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้โดยมีค่า pH ของสารละลายกรดเตตระคลอโรอริกที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลวก่อนการสังเคราะห์ เท่ากับ 1.17, 2.00, 3.11 และ 4.29

ได้ทำการศึกษาผลของค่าพีเอชเริ่มต้นของสารละลายกรดเตตระคลอโรอริกที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลวก่อนการสังเคราะห์ ที่พีเอช 1.17, 2.00, 3.11 และ 4.29 ตามลำดับ ซึ่งได้ผลการทดลองดังรูปที่ 4.7 และ 4.8


จากผลการทดลองรูปที่ 4.7 จะเห็นว่าเมื่อทำการตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายอนุภาคทองคำนาโนที่ค่าพีเอชต่างๆ พบว่าที่สารละลายอนุภาคทองคำนาโนพีเอช 2 ให้สเปกตรัมค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่นบริเวณ 537 นาโนเมตร ซึ่งเป็นค่าการดูดกลืนแสงที่ใกล้เคียงกับอนุภาคทองคำนาโนจากงานวิจัยที่นำมาใช้อ้างอิง (520 นาโนเมตร) มากที่สุด และเนื่องจากที่พีเอชต่ำกว่า 2 ไม่เกิดอนุภาคทองคำนาโนโดยสังเกตุจากสารละลายไม่เปลี่ยนเป็นสีแดง เนื่องจากที่พีเอชต่ำมีความเป็นกรดสูง ทำให้สารละลายโซเดียมไซเตรทอยู่ในรูปของกรดซิทริก จึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์เปลี่ยนไอออนของทอง (Au^{3+}) ให้เป็นอนุภาคทองคำนาโน (Au^0) ได้ จึงไม่เกิดเป็นอนุภาคทองคำนาโน และที่พีเอชสูงกว่า 2 อนุภาคทองคำนาโนเกิดการตกตะกอนและสีของสารละลายไม่เป็นสีแดง เนื่องจากการปรับพีเอชให้สูงขึ้นได้ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณมากขึ้น จึงมีจำนวนไอออนบวกอยู่ในสารละลายจำนวนมาก ทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไอออนบวก(โซเดียมไอออน) และไอออนลบ(ไซเตรทไอออน) อนุภาคทองคำนาโนในสารละลายจึงเกิดการรวมตัวจนมีขนาดใหญ่ขึ้นและตกตะกอน ดังรูปที่ 4.8 ดังนั้นที่พีเอช 2 จึงเป็นพีเอชที่เหมาะสมในการนำมาศึกษาสถานะต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.2 การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม




รูปที่ 4.9 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ AuNPs ที่เจือจาง 3 เท่า เมื่อใช้ Citrate ความเข้มข้น 1%, 1.1%, 1.2%, 1.3%, 1.4% และ 1.5% w/v เป็น Reducing agent



รูปที่ 4.10 ภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้เมื่อใช้ Citrate ความเข้มข้น 1%, 1.1%, 1.2%, 1.3%, 1.4% และ 1.5% w/v เป็น Reducing agent และสารละลาย AuNPs ชนิด

เกรดวิเคราะห์ที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.11 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM โดยที่ (ก) AuNPs ที่ Citrate 1.1% w/v (ข) AuNPs ที่ Citrate 1.3% w/v (ค) AuNPs ที่ Citrate 1.4% w/v และ (ง) AuNPs ที่ Citrate 1.5% w/v

ได้ทำการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม ที่ความเข้มข้น 1%, 1.1%, 1.2%, 1.3%, 1.4% และ 1.5% w/v ตามลำดับ ซึ่งได้ผลการทดลองดังรูปที่ 4.9 – 4.11

จากผลการทดลองในรูปที่ 4.9 พบว่าสารละลายอนุภาคทองระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตรตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลวโดยใช้สารละลายไตรโซเดียมซิเตรทความเข้มข้นต่างๆ เมื่อทำการตรวจวัดการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร พบว่าที่ความเข้มข้น 1.4% w/v มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่นบริเวณ 532 นาโนเมตร และสารละลายที่สังเคราะห์ได้มีสีแดงไวน์ ดังรูปที่ 4.10 ซึ่งใกล้เคียงกับสารละลายอนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์ได้จากชนิดเกรตวึเคราะห์ และเมื่อนำสารละลายอนุภาคทองระดับนาโนที่สังเคราะห์ไปสำรวจด้วยเครื่อง TEM พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรท มีผลทำให้อนุภาคมีขนาดเล็กลง ดังรูปที่ 4.11 เนื่องจากสารละลายไตรโซเดียมซิเตรททำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทจึงมีผลทำให้ขนาดของอนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์ได้จากกรดเตรตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลวมีขนาดเล็กลง และเมื่อความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทเป็นเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5% w/v พบว่าเกิดการตกตะกอนของอนุภาคบ้างเป็นบางครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิเตรตมาก ทำให้มีประจุของโซเดียมไอออนมากเกินไป เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างประจุ อนุภาคทองคำนาโนจึงตกตะกอน ดังนั้นจึงไม่เลือกใช้ความเข้มข้นดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรตจะทำให้เวลาในการเกิดเป็นอนุภาคทองคำนาโนลดลง (สารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงไวน์) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้เวลาในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนที่ 5 นาที (เวลาในการต้มสารละลายหลังจากเติมสารละลายไตรโซเดียมซิเตรต)

4.3.3 ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม




รูปที่ 4.12 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ AuNPs ที่เจือจาง 3 เท่า เมื่อใช้ PVA ความเข้มข้น 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% และ 10% เป็น Stabilizer




รูปที่ 4.13 ภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้เมื่อใช้ PVA ความเข้มข้น 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% และ 10% เป็น Stabilizer และสารละลาย AuNPs ชนิดเกรดวิเคราะหียชนด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


4.14 (ก) AuNPs ที่ PVA 4% w/v



4.14 (ข) AuNPs ที่ PV A 5% w/v



4.14 (ค) AuNPs ที่ PVA 8% w/v



รูปที่ 4.14 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM โดยที่ (ก) AuNPs ที่ PVA 4% w/v (ข) AuNPs ที่ PVA 5% w/v และ (ค) AuNPs ที่ PVA 8% w/v

ได้ทำการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมที่ความเข้มข้น 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% และ 10% w/v ตามลำดับ ซึ่งได้ผลการทดลองดังรูปที่ 4.12 – 4.14

จากผลการทดลองในรูปที่ 4.12 พบว่าสารละลายอนุภาคทองระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลวโดยใช้สารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นต่างๆ เมื่อทำการตรวจวัดการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตรพบว่าที่โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ 8% มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่นบริเวณ 531 นาโนเมตร และสารละลายที่สังเคราะห์ได้มีสีแดงไวน์ ดังรูปที่ 4.13 ซึ่งใกล้เคียงกับสารละลายอนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์ได้จากชนิดเกรตวึเคราะห์ และเมื่อนำสารละลายอนุภาคทองระดับนาโนที่สังเคราะห์ไปสำรวจด้วยเครื่อง TEM พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ มีผลทำให้อนุภาคมีขนาดเล็กลง ดังรูปที่ 4.14 เนื่องจากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ทำหน้าที่เป็นตัวสเตบิไลเซอร์ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์จึงมีผลทำให้ขนาดของอนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์ได้จากกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลวมีขนาดเล็กลง และไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


เมื่อความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เป็น 10% w/v พบว่าเกิดการตกตะกอนของอนุภาคบ้างเป็นบางครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีความเข้มข้นของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์มากเกินไป ทำให้เกิดแรงวัลเตอร์วาลส์ระหว่างอนุภาคทองคำนาโนกับสารละลาย จึงเกิดการตกตะกอน ดังนั้นจึงไม่เลือกใช้ความเข้มข้นดังกล่าว

ตารางที่ 4.2 สรุปสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์คที่เตรียมได้จากการละลายทองคำเปลว

ปัจจัยที่ศึกษา	ช่วงที่ศึกษา	ค่าที่เลือก
พีเอช	0 – 4	2
ความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิเตรท	1.0 – 1.5 %	1.4 %
ความเข้มข้นของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์	4 – 10 %	8 %

4.4 การเปรียบเทียบอนุภาคทองคำนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสภาวะที่เหมาะสม

สารละลายอนุภาคทองคำระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสภาวะที่เหมาะสม ดังตารางที่ 4.1 และ 4.2 พบว่าได้ผลการทดลองดังรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.15 (ก) สเปกตรัมของ AuNPs ที่สังเคราะห์ได้จากกรดเตตระคลอโรออร์คชนิดเกรดวิเคราะห์, จากทองคำเปลว ในสภาวะที่เหมาะสม และสารมาตรฐานอนุภาคทองคำนาโน และ (ข) ภาพแสดงสีของสารละลาย AuNPs ที่สังเคราะห์ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบสเปกตรัมระหว่าง สเปกตรัมของ AuNPs ที่สังเคราะห์ได้จากกรดเตตระคลอโรออร์ทิคชนิดเกรตวิเคราะห์ในสภาวะที่เหมาะสม, สเปกตรัมของ AuNPs ที่สังเคราะห์ได้จากกรดเตตระคลอโรออร์ทิคที่เตรียมได้จากทองคำเปลวในสภาวะที่เหมาะสม และ สเปกตรัมของสารมาตรฐาน AuNPs

ปัจจัยที่ศึกษา	Absorbance (A.U.)	Wavelength (nm)
AuNPs ที่เตรียมได้จากกรด H ₂ AuCl ₄ ชนิดเกรตวิเคราะห์	1.0867	520
AuNPs ที่เตรียมได้จากกรด H ₂ AuCl ₄ ที่เตรียมได้จากทองคำเปลว	1.4101	531
สเปกตรัมของสารมาตรฐาน AuNPs	1.0440	521


จากผลการทดลองในรูปที่ 4.15 พบว่าสารละลายอนุภาคทองระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ทิคชนิดเกรตวิเคราะห์ อนุภาคทองระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ทิคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว ในสภาวะที่เหมาะสม และสารมาตรฐานอนุภาคทองนาโน สารละลายที่สังเคราะห์ได้ทั้งหมดมีสีแดงไวน์ เมื่อทำการตรวจวัดการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร ทั้งหมดมีค่าความยาวคลื่นสูงสุดที่บริเวณใกล้เคียงกัน และมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน จึงสรุปได้ว่าทองคำเปลวสามารถนำมาใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคทองนาโนได้

4.5 การศึกษาความบริสุทธิ์ของอนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสภาวะที่เหมาะสม


เมื่อนำสารละลายอนุภาคทองระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสภาวะที่เหมาะสม ดังตารางที่ 4.1 และ 4.2 ไปตรวจวัดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุแบบส่องผ่านรังสีเอ็กซ์ พบว่าได้ผลการทดลองดังภาพ



รูปที่ 4.16 (ก) สเปกตรัมที่ได้จากเครื่อง EDS ของ AuNPs ที่สังเคราะห์ได้จาก H₂AuCl₄ ชนิดเกรตวิเคราะห์ในสภาวะที่เหมาะสม และ (ข) ตารางแสดงร้อยละของปริมาณธาตุของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.17 (ก) สเปกตรัมที่ได้จากเครื่อง EDS ของ AuNPs ที่สังเคราะห์ได้จาก HAuCl_4 ที่เตรียมได้จากทองคำเปลวในสภาวะที่เหมาะสม และ (ข) ตารางแสดงร้อยละของปริมาณธาตุทอง



รูปที่ 4.18 (ก) สเปกตรัมที่ได้จากเครื่อง EDS ของสารมาตรฐาน AuNPs และ (ข) ตารางแสดงร้อยละของปริมาณธาตุทอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากผลการทดลอง เมื่อนำสารละลายอนุภาคทองระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสภาวะที่เหมาะสมไปศึกษาความบริสุทธิ์ของอนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์ได้ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบส่องผ่านรังสีเอ็กซ์ พบว่า อนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ทิคชนิดเกรดวิเคราะห์มีปริมาณธาตุทองอยู่ร้อยละ 76.10 โดยน้ำหนัก ดังรูปที่ 4.16 อนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ทิคที่เตรียมได้จากทองคำเปลวมีปริมาณธาตุทองอยู่ร้อยละ 78.03 โดยน้ำหนัก ดังรูปที่ 4.17 และสารมาตรฐานอนุภาคทองนาโนมีปริมาณธาตุทองอยู่ร้อยละ 34.10 โดยน้ำหนัก ดังรูปที่ 4.18 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ทิคที่เตรียมได้จากทองคำเปลวมีปริมาณธาตุทองใกล้เคียงกับอนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์ทิคชนิดเกรดวิเคราะห์ แต่ไม่สามารถนำไปเทียบได้กับสารมาตรฐานอนุภาคทองนาโนได้เนื่องจาก สารมาตรฐานอนุภาคทองนาโนนั้นมีอนุภาคขนาดเล็กและกระจายตัวมากทำให้พบปริมาณธาตุทองน้อย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคทองคำจากทองคำเปลว ด้วยวิธีการเตรียมแบบเตอคิวช (Turkevich method) โดยใช้สารละลายไตรโซเดียมซิเตรทเป็นตัวรีดิวซ์ และใช้สารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เป็นตัวปรับความเสถียรให้อนุภาคทองคำอยู่ในระดับนาโนเมตร โดยเริ่มการทดลองจากการละลายทองคำเปลวด้วยกรดกำมะถัน แล้วจึงทำการสังเคราะห์อนุภาคทองคำจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริกที่เตรียมได้จากทองคำเปลว โดยการควบคุม ค่าพีเอชเริ่มต้นก่อนการสังเคราะห์ ความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรท และความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ จากนั้นนำไปศึกษาคุณสมบัติเชิงแสง ขนาด และความบริสุทธิ์ของอนุภาคทองคำที่สังเคราะห์ได้

จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทดลองคือ พีเอชเริ่มต้นก่อนการสังเคราะห์เท่ากับ 2 ความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิเตรทร้อยละ 1.4 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร และความเข้มข้นของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 8 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร

สารละลายอนุภาคทองคำระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริกที่เตรียมได้จากทองคำเปลว เมื่อทำการตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร พบว่าอนุภาคทองคำที่สังเคราะห์ได้มีค่าดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่นบริเวณ 531 นาโนเมตร และมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย เท่ากับ $35 (\pm 5)$ นาโนเมตร และมีปริมาณธาตุทอง อยู่ที่ร้อยละ 78 โดยน้ำหนัก

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. สารละลายอนุภาคทองคำระดับนาโนจากทองคำเปลวที่สังเคราะห์ได้ จะนำไปใช้เป็นตัวตรวจวัดสีซีเทอีน และกลูต้าไทโอนต่อไป
2. ควรแช่เครื่องแก้วในกรดไนตริกเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร เป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนนำมาใช้งาน
3. สารละลายกรดเตตระคลอโรอริกที่เตรียมได้จากทองคำเปลวควรบรรจุในขวดสีชา และเก็บไว้ในตู้เย็น

เอกสารอ้างอิง

- [1] บทความ. 2013. “Nanoparticle plasmonics.” [Online]. Available : <http://viesti.physics.aalto.fi/groups/comp/msp/research/plasmonics/>
- [2] บทความ. 2014. “The importance of nanotechnology.” [Online]. Available : http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/21c/materials_choices/nanotechnologyrev1.shtml
- [3] ศิริวรรณ ตี๋ภู. 2012. อนุภาคนาโนทอง : การสังเคราะห์และการประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี.
- [4] Jörg Polte. 2015. “ Fundamental growth principles of colloidal metal nanoparticles – a new perspective.” Royal Society of Chemistry
- [5] บทความ. 2546. เทคโนโลยีการสร้างระดับนาโน. สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้. มหาวิทยาลัยมหิดล
- [6] Reed, S.J.B. 1993. “Electron Microprobe Analysis, 2nd ed.” Cambridge University Press, Cambridge.
- [7] ไม่ปรากฏชื่อ. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. ขั้นตอนการผลิต. [Online]. Available : <http://www.ayothayagoldleaf.com/index.php?mode=process&lang=>
- [8] Pichitchai Pimpang, and Supab Choopun. “Monodispersity and Stability of Gold Nanoparticles Stabilized by Using Polyvinyl Alcohol.” Chiang Mai J. Sci. 2011; 38(1) : 31-38
- [9] Chunfang Li, Dongxiang Li, Gangqiang Wan, Jie Xu and Wanguo Hou. 2011 “Facile synthesis of concentrated gold nanoparticles with low size-distribution in water: temperature and pH controls.”
- [10] P.K. Khanna. 2005 “PVA stabilized gold nanoparticles by use of unexplored albeit conventional reducing agent.”
- [11] Himanshu Tyagi. July 2011 “PVA Stabilized Gold Nanoparticles Using Ascorbic Acid as A Reducing Agent.”
- [12] M.R. Hormozi-Nezhad. (2012) “Spectrophotometric determination of glutathione and cysteine based on aggregation of colloidal gold nanoparticles.” Scientia Iranica F 19 (3), 958–963

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก

ตารางที่ ก.1 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวึเคราะห์

pH	Wavelength (nm)	Absorbance (A.U.)
1.17	313	1.1680

ตารางที่ ก.2 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว

pH	Wavelength (nm)	Absorbance (A.U.)
2.84	293	1.0888

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข

ตารางที่ ข.1 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายอนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์จากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวึเคราะห์ โดยศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม

Conc.citrate (%)	Conce .PVA (%)	pH หลังสังเคราะห์		Wavelength (nm)		Absorbance (A.U.)	
		1 st	2 nd	1 st	2 nd	1 st	2 nd
1	-	5.95	5.99	519	518	0.98882	1.17054
1	2	5.95	6.00	525	526	1.13627	1.05574
1	4	6.00	5.96	524	523	1.15067	1.40430
1	6	6.03	5.90	523	522	1.05235	1.29787

ตารางที่ ข.2 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายอนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์จากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคชนิดเกรตวึเคราะห์ โดยศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรทที่เหมาะสม

Conc.citrate (%)	Conce. PVA (%)	pH หลังสังเคราะห์		Wavelength (nm)		Absorbance (A.U.)	
		1 st	2 nd	1 st	2 nd	1 st	2 nd
1	-	6.02	6.03	520	520	1.00040	1.17257
1.5	-	6.28	6.35	520	519	1.26331	1.25760
2	-	6.51	6.46	520	521	1.18335	1.19920

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ค

ตารางที่ ค.1 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายอนุภาคทองคำโนที่สังเคราะห์จากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์คที่เตรียมได้จากทองคำเปลวโดยศึกษาค่าพีเอชเริ่มต้นที่เหมาะสม

Conc.citrate (mM)	Conce. PVA (%)	pH ก่อนสังเคราะห์	pH หลังสังเคราะห์	Wavelength (nm)	Absorbance (A.U.)
38,8	5	1.17	1.19	-	-
38.8	5	2.00	4.02	537	0.63190
38.8	5	3.11	5.51	541	0.18349
38.8	5	4.29	6.07	545	0.25189

ตารางที่ ค.2 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายอนุภาคทองคำโนที่สังเคราะห์จากสารละลายกรดเตตระคลอโรออร์คที่เตรียมได้จากทองคำเปลวโดยศึกษาความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมไซเตรทที่เหมาะสม

Conc.citrate (%)	Conce. PVA (%)	pH หลังสังเคราะห์		Wavelength (nm)		Absorbance (A.U.)	
		1 st	2 nd	1 st	2 nd	1 st	2 nd
1	5	3.68	3.68	-	-	-	-
1.1	5	3.81	3.77	538	538	0.23943	0.41381
1.2	5	3.84	3.97	537	540	0.89914	1.01223
1.3	5	4.13	4.07	538	537	0.95695	1.02322
1.4	5	4.18	4.20	532	531	1.36917	1.18310
1.5	5	4.30	4.29	528	541	1.01179	0.55703

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ง


ตารางที่ ง.1 แสดงค่าความยาวคลื่นสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายอนุภาคทองนาโนที่สังเคราะห์จากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลวโดยศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม

Conc.citrate (%)	Conce. PVA (%)	pH หลังสังเคราะห์		Wavelength (nm)		Absorbance (A.U.)	
		1 st	2 nd	1 st	2 nd	1 st	2 nd
1.4	4	4.28	4.23	531	532	1.41015	1.29346
1.4	5	4.32	4.28	527	530	1.22151	0.98271
1.4	6	4.28	4.26	530	530	1.10319	1.12592
1.4	7	4.16	4.17	530	531	1.22457	1.65731
1.4	8	4.32	4.32	531	530	1.23699	1.18366
1.4	9	4.33	4.24	527	531	1.16974	0.99339
1.4	10	4.23	4.26	530	530	1.29819	1.14987

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก จ

ภาพแสดงโครงสร้างอนุภาคทองคำนาโนจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริกชนิดกรด
วิเคราะห์ ที่ความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรตต่างๆ โดยการสำรวจด้วยเครื่อง TEM




รูปที่ จ.1 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM โดยที่ (ก) AuNPs ที่ Citrate 1.5 % w/v และ (ข) AuNPs ที่ Citrate 2 % w/v

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ฉ

ภาพแสดงโครงสร้างอนุภาคทองคำนาโนจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว ที่ความเข้มข้นของสารละลายไตรโซเดียมซิเตรตต่างๆ โดยการสำรวจด้วยเครื่อง TEM




รูปที่ ฉ.1 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM โดยที่ (ก) AuNPs ที่ Citrate 1 % w/v และ (ข) AuNPs ที่ Citrate 1.2 % w/v

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข

ภาพแสดงโครงสร้างอนุภาคทองคำนาโนจากสารละลายกรดเตตระคลอโรอริคที่เตรียมได้จากทองคำเปลว ที่ความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ต่างๆ โดยการสำรวจด้วยเครื่อง TEM



รูปที่ ข.1 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากเครื่อง TEM โดยที่ (ก) AuNPs ที่ PVA 6 % w/v และ (ข) AuNPs ที่ PVA 7 % w/v

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นางสาวดวงพร พยุงทิ้ง
 วัน เดือน ปีเกิด 27 กันยายน พ.ศ.2536
 ที่อยู่ปัจจุบัน 309 ซอยอุดมสุข30 ถนนสุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 ประวัติการศึกษา
 พศ.2555 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิริรัตนารธร เกเรตเฉลี่ย 3.40

ชื่อ นายพิสุทธิ์ ยศบรรเทิง
 วัน เดือน ปีเกิด 13 มกราคม พ.ศ.2537
 ที่อยู่ปัจจุบัน 585/2 ถนนอินทรีศรี อำเภอสอด จังหวัดตาก 63110
 ประวัติการศึกษา
 พศ.2555 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรพรวิทยาคม เกเรตเฉลี่ย 3.52

ชื่อ นางสาวภัชรินทร์ ไพรวัลย์
 วัน เดือน ปีเกิด 23 มกราคม พ.ศ.2537
 ที่อยู่ปัจจุบัน 5 ซอยบางนา-ตราด21 แยก13 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 ประวัติการศึกษา
 พศ.2555 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิริรัตนารธร เกเรตเฉลี่ย 3.02

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้