

ศึกษาพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

STUDY AND DEVELOPMENT MATERIAL FROM PARA RUBBER  
AND COCONUT COVER



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2553

KMITL-2010-ED-M-222-013

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ศึกษาพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

STUDY AND DEVELOPMENT MATERIAL FROM PARA RUBBER  
AND COCONUT COVER



T110601



อรสรวง แสงสุก

ONSOUNG SAENGSUK

ตงหนุ่.....  
เลขทะเบียน 110601  
วัน,เดือน,ปี - 9 ๗๘, 2553

b. 48251761  
i. ....

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2553

KMITL-2010-ED-M-222-016

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**STUDY AND DEVELOPMENT MATERIAL FROM PARA RUBBER  
AND COCONUT COVER**



**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT  
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF  
MASTER OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION  
IN INDUSTRIAL DESIGN TECHNOLOGY  
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION  
KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKABANG**

**2010**

**KMITL-2010-ED-M-222-016**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**COPYRIGHT 2010**


**FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION**

**KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKABANG**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ศึกษาพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว  
Study and Development Material from Para Rubber and Coconut Cover  
นักศึกษา นางสาวอรสรวง แสงสุก  
รหัสประจำตัว 50063659  
ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.อุดมศักดิ์ สารินุตร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ลายมือชื่อ
รศ.สถาพร ดิบุญมี ณ ชุมแพ	
รศ.ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล	
รศ.อุดมศักดิ์ สารินุตร	
ดร.อภิศักดิ์ สีนุรักษ์	
รศ.นพคุณ นิสามณี	

วัน / เดือน / ปี ที่สอบ 26 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่สอบ ณ ห้อง ค 407 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับรองแล้ว



(รองศาสตราจารย์ พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์)

คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.  
วันที่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553  
ลงชื่อ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์      ศึกษาพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว  
นักศึกษา                    นางสาวอรสรวย แสงสุก  
รหัสประจำตัว              50063659  
ปริญญา                      ครุศาสตรบัณฑิต  
พ.ศ.                          2553

สาขาวิชา                  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์      รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยโท พิชัย สดภิบาล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม      รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สารินุต

### บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว โดยการนำน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ได้แก่ เส้นใยมะพร้าว ชูมะพร้าว และเส้นใยผสมชูมะพร้าว มาทำการทดลองผสมในอัตราส่วน 1:2, 1:4 และ 1:6 ตามลำดับ เพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของมาตรฐานอุตสาหกรรมยางพารา และสรุปแนวทางการนำวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวไปใช้งานได้ตรงตามคุณสมบัติทางกายภาพ และเชิงกลที่ได้รับการทดสอบ 5 ด้าน คือ สมบัติการรับแรงดึง การทนทานต่อการฉีกขาด การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด และการทดสอบความแข็ง

ผลการวิจัยสรุปว่า

1. วัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ 1:2 1:4 และ 1:6 มีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมยางพาราของการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลด้าน คือ สมบัติการรับแรงดึง การทนทานต่อการฉีกขาด การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด และการทดสอบความแข็ง
2. ในการทดสอบคุณสมบัติความแข็งของอัตราส่วนที่ 1:6 มีผลเกินมาตรฐานที่ 9.53% ซึ่งมาตรฐานอยู่ที่ 8.05 เนื่องจากมีส่วนผสมของชูมะพร้าวมากเกินไป
3. แนวทางการนำวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวไปใช้งานได้ตรงตามคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลที่ได้รับการทดสอบ สามารถสรุปแนวทางได้ คือ วัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวมีคุณสมบัติที่เทียบเคียงยางพาราซึ่งสามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท แผ่นยางกันลื่น ชิ้นส่วนประกอบในงานเฟอร์นิเจอร์ประเภท วงแหวน แผ่นรองโต๊ะกลาง เบาะรองนั่งสมาธิ ที่นอนยางพารา ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าให้วัสดุด้วยเช่นกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

<b>Thesis Title</b>	Study and Development Material from Para Rubber and Coconut Cover
<b>Student</b>	Miss Onsoung Saengsuk
<b>Student ID.</b>	50063659
<b>Degree</b>	Master of Science in Industrial Education
<b>Program</b>	Industrial Design Technology
<b>Year</b>	2010
<b>Thesis Advisor</b>	Associate Professor, Act.Lt.Pichai Sodpiban
<b>Thesis Co-Advisor</b>	Associate Professor Udomsak Saributr

## ABSTRACT

In this research has objective for study on rubber material and coconut cover development, bring rubber and coconut cover such as coconut fiber, flake coconut and fiber mixed flake coconut to test mixed in ratio 1:2,1:4 and 1:6 respectively and test physical qualification and mechanical of rubber industry standard and summary course to bring rubber materials and coconut coir to use on physical qualification and mechanical 5 part as tensile strength (elongation modulus), tear strength, compression set, hardness test

Summary of research

1. Rubber material and coconut coir, mixed in ratio 1:2,1:4 and 1:6 the test result criteria rubber industry standard 5 part as tensile strength (elongation modulus), tear strength, compression set, hardness test
2. Rubber material and coconut coir, mixed in ratio on 1:6 6 the test result criteria rubber industry standard of hardness test is out of standard from 9.53% in 8.05 because of over in flake coconut.
3. Guideline to bring rubber material and coconut coir to use on physical qualification and mechanical from test, summary course of test is material from mixed in ratio between rubber material and coconut coir 1:2,1:4 and 1:6 respectively has qualification of rubber industry standard, can be use to material for rubber product and components in furniture type, anti slip rubber mats, cork cover the chair, rubber seat. This material can be save in the price.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือจาก รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยโท พิชัย สดภิบาล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์อุคมศักดิ์ สารินบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้ความกรุณาให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ งานวิจัยนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณอย่างสูง

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ตลอดจนความรู้ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการค้นคว้า และเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.อิทธิพล แจ่มจิต ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณอย่างสูง

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ให้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของลูก รวมถึงพี่ชายที่คอยเป็นกำลังใจสนับสนุนในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

คุณค่าและประโยชน์อันใดที่มีผลต่องานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ คุณพ่อคุณแม่ และ ครูอาจารย์ทุกท่าน ด้วยความเคารพยิ่ง

อรสรวง แสงสุก

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญภาพ.....	XII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	3
1.3 สมมุติฐานงานวิจัย.....	3
1.4 กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย.....	3
1.5 ขอบเขตในงานวิจัย.....	4
1.6 นิยามศัพท์.....	5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 ยางพารา.....	6
2.1.1 ความเป็นมา.....	7
2.1.2 วิวัฒนาการของยาง.....	7
2.1.3 โครงสร้างเคมีและส่วนประกอบน้ำยางพารา.....	9
2.2 คุณสมบัติการแปรรูปยางพารา.....	10
2.2.1 ชนิดและประเภท ลักษณะ คุณสมบัติของน้ำยางพาราดิบ.....	10
2.2.1.1 น้ำยางข้น.....	10
2.2.2 การแปรรูปยางพารา.....	10
2.2.2.1 การทำยางแผ่นดิบ.....	10
2.2.2.2 การผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควัน.....	14
2.2.2.3 การผลิตยางแท่ง.....	15
2.2.2.4 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง.....	16
2.2.2.5 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง.....	16

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3 ผลกระทบจากน้ำยางพารา.....	16
2.3.1 การใช้ประโยชน์จากน้ำยางขึ้น .....	16
2.3.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย.....	17
2.3.2.1 ยานพาหนะ .....	18
2.3.2.2 ยางยึดและยางรัดของ .....	18
2.3.2.3 ถุงมือยางทางการแพทย์ .....	19
2.3.2.4 รองเท้าและอุปกรณ์การกีฬา .....	19
2.3.2.5 สายพานลำเลียง .....	20
2.3.2.6 ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ .....	20
2.3.2.7 สื่อการเรียนการสอน .....	21
2.3.2.8 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและวิศวกรรม .....	22
2.3.3 ผลิตภัณฑ์ทางด้านสปา .....	27
2.3.4 ราคายางดิบในท้องตลาด .....	29
2.4 เปลือกมะพร้าวและการแปรรูป.....	29
2.4.1 ลักษณะทั่วไป .....	29
2.4.1.1 พันธุ์มะพร้าว .....	30
2.4.2 ประโยชน์ .....	30
2.4.3 สถิติที่น่าสนใจ .....	31
2.4.4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว.....	33
2.4.5 ส่วนประกอบของเปลือกมะพร้าว.....	35
2.4.6 แนวทางการแปรรูปจากเปลือกมะพร้าว .....	36
2.5 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (GREEN DESIGN) .....	36
2.5.1 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม หลักการของ EcoDesign.....	36
2.6 มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง .....	37
2.6.1 ทดสอบสมบัติเชิงกล.....	37
2.7 กรรมวิธีการผลิตอัตราส่วนผสมยางพาราและเปลือกมะพร้าว .....	39
2.7.1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ .....	39
2.7.2 การทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคน.....	40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.7.2.1 การทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคน .....	40
2.7.2.2 การหล่อโพลีเอสเตอร์เรซิน .....	41
2.7.2.3 การเวกซ์ .....	41
2.8 การทดลองอัตราส่วนน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว.....	42
2.8.1 อัตราส่วนผสมยางพาราและเปลือกมะพร้าว .....	42
2.8.2 ขั้นตอนการผลิตขึ้นรูป .....	42
2.8.3 การทำวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว.....	43
2.8.4 คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว.....	48
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	59
<b>บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย.....</b>	<b>63</b>
3.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ที่จะทำการพัฒนา.....	63
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย .....	64
3.3 การทดสอบอัตราส่วนยางพาราและเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว .....	65
3.4 การสังเกตและบันทึกภาพ.....	66
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล .....	69
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล .....	70
<b>บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....</b>	<b>72</b>
<b>บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ.....</b>	<b>92</b>
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	92
5.2 อภิปรายผล.....	97
5.3 ข้อเสนอแนะ .....	99
<b>บรรณานุกรม .....</b>	<b>101</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก.....	103
ภาคผนวก ก.....	104
ภาคผนวก ข .....	110
ภาคผนวก ค .....	113
ภาคผนวก ง .....	118
ภาคผนวก จ .....	121
ประวัติผู้เขียน .....	127



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ตารางตลาดสินค้าเกษตรลุ่มน้ำแห่งประเทศไทย (AFET) .....	29
2.2 ตารางแสดงสถิติมะพร้าวจากองค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ.....	31
2.3 ตารางการทดสอบคุณสมบัติเชิงกล .....	37
2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุไม้ยางพาราและเปลือก มะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของไม้ยางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	48
2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุไม้ยางพาราและเปลือก มะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของไม้ยางพารา+ขุยมะพร้าว.....	49
2.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุไม้ยางพาราและเปลือก มะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของไม้ยางพารา+เส้นใยและขุย.....	49
2.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพยางพาราวัสดุไม้และเปลือก มะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของไม้ยางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	50
2.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุไม้ยางพาราและเปลือก มะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของไม้ยางพารา+ขุยมะพร้าว.....	50
2.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุไม้ยางพาราและเปลือก มะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของไม้ยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	51
2.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุไม้ยางพาราและเปลือก มะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของไม้ยางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	51
2.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุไม้ยางพาราและเปลือก มะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของไม้ยางพารา+ขุยมะพร้าว.....	52
2.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุไม้ยางพาราและเปลือก มะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของไม้ยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	52
2.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุไม้ยางพาราและเปลือก มะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของไม้ยางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	53
2.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุไม้ยางพาราและเปลือก มะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของไม้ยางพารา+ขุยมะพร้าว.....	53

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
2.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยาขางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของน้ำยาขางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	54
2.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยาขางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยาขางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	54
2.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยาขางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยาขางพารา+ขุยมะพร้าว.....	55
2.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยาขางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยาขางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	55
2.19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยาขางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยาขางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	56
2.20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยาขางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยาขางพารา+ขุยมะพร้าว.....	56
2.21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยาขางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยาขางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	57
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยาขางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของน้ำยาขางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	73
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยาขางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของน้ำยาขางพารา+ขุยมะพร้าว.....	73
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยาขางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของน้ำยาขางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	74
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพขางพาราวัสดุและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของน้ำยาขางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	74
4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยาขางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของน้ำยาขางพารา+ขุยมะพร้าว.....	75

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	75
4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	76
4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว.....	76
4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	77
4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	77
4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว.....	78
4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	78
4.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	79
4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว.....	79
4.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	80
4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว.....	80
4.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว.....	81
4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	81

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.19 แสดงสมบัติแรงดึงของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ.....	82
4.20 แสดงสมบัติแรงกดอัดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ..	84
4.21 แสดงการทดสอบความทนต่อการฉีกขาดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ.....	85
4.22 แสดงการทดสอบความแข็งของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ.....	86
4.23 แสดงการทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ.....	88
4.24 แสดงความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกล ตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านการทดสอบแรงดึง.....	89
4.25 แสดงความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกล ตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านการทดสอบแรงกดอัด.....	89
4.26 แสดงความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกล ตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านความทนต่อการฉีกขาด.....	90
4.27 แสดงความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกล ตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านความแข็งแรง.....	90
4.28 แสดงความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกล ตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด.....	91

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แผนผังขั้นตอนการผลิตยางแผ่นรมควัน.....	14
2.2 การแปรรูปยางพาราเป็นแผ่น .....	14
2.3 แผนผังกรรมวิธีการผลิตยางแท่ง.....	15
2.4 ภาพขณะจากยางพารา .....	17
2.5 ยางรถยนต์ .....	18
2.6 ยางยืดสำหรับเชือกผูกรถ.....	18
2.7 ถุงมือยางพารา .....	19
2.8 การนำยางพารามาเป็นส่วนผสมวัสดุของไม้ปิงปอง .....	19
2.9 รองเท้าแตะยางพารา.....	20
2.10 สายพานลำเลียงในงานเครื่องจักรกล.....	20
2.11 พัดฟองน้ำซับหน้า .....	21
2.12 หุ่นจำลองยางพารา .....	21
2.13 หน้ากากยางพารา .....	22
2.14 การ์ตูนยางพารา.....	22
2.15 ยางรองคอสะพาน.....	23
2.16 ตัวอย่าง แผ่นยางกันน้ำซึม .....	23
2.17 ตัวอย่างยางกันชนหรือกันกระแทกส่วนรับน้ำหนัก .....	24
2.18 ยางกันรอยต่อคอนกรีต .....	24
2.19 บล็อกยางปูพื้น .....	25
2.20 แผ่นยางปูอ่างเก็บน้ำ .....	25
2.21 ฝ้ายาง .....	26
2.22 แผ่นยางปูพื้น.....	26
2.23 ยางมะตอย .....	27
2.24 ยางพาราผสมยางมะตอยทำผิวถนน .....	27
2.25 ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราเป็นเบาะนั่งสมาธิ.....	28
2.26 ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราเป็นหมอน, ที่นอนยางพารา.....	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2.27 ลักษณะทั่วไปของมะพร้าว .....	30
2.28 การเลือกเส้นใยมะพร้าวไปแปรรูปผลิตภัณฑ์.....	33
2.29 ที่นอนใยมะพร้าว .....	34
2.30 พรมเช็ดเท้าใยมะพร้าว .....	34
2.31 แปรงใยมะพร้าว.....	35
2.32 ไม้กวาดใยมะพร้าว .....	35
2.33 เปลือกมะพร้าว ใยมะพร้าว และ ขุยมะพร้าว.....	35
2.34 แผนผังขั้นตอนการผสมอัตราส่วนยางพาราเพื่อทำการผลิตขึ้นรูป .....	42
2.35 เปลือกมะพร้าวสด .....	43
2.36 ขุยมะพร้าวผสมใยชนิดแห้ง.....	43
2.37 การฉีกเปลือกมะพร้าวส่วนเปลือกใน .....	44
2.38 เปลือกมะพร้าวเริ่มมีปฏิกริยากับอากาศเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้นจากเดิมสีขาว .....	44
2.39 ต้มเปลือกมะพร้าวให้ละเอียดโดยดูความละเอียดด้วยสายตา .....	45
2.40 เปลือกมะพร้าวที่ต้มแล้วจะมีน้ำผสมอยู่มีความชื้น .....	45
2.41 แยกเส้นใยและขุยมะพร้าวออกจากกันเมื่อได้ความละเอียดจากการต้ม.....	45
2.42 ตัวอย่างชิ้นส่วน ใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว เส้นใยและขุยมะพร้าว.....	46
2.43 เส้นใยมะพร้าวจากการแยกออกจากขุย .....	46
2.44 ขุยมะพร้าว.....	47
2.45 ใยและขุยมะพร้าว.....	47
2.46 อัตราส่วนของยางพาราและเส้นใยผสมขุยมะพร้าว 1:2.....	47
2.47 อัตราส่วนของยางพาราและเส้นใยผสมขุยมะพร้าว 1:2, 1:4 ,1:6.....	48
2.48 อัตราส่วน 1:2, 1:4 ,1:6 ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมงอุณหภูมิห้อง .....	48
2.49 ยางพาราผสมเส้นใยมะพร้าวชนิดแห้ง (ขาว) ชนิดสด (ซ้าย) .....	57
2.50 ยางพาราผสม ขุยมะพร้าว ชนิดสด.....	58
2.51 ยางพาราผสมเส้นใยและขุยมะพร้าว ชนิดสด อัตราส่วน 1:2 ,1:4 ,1:6.....	58

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2.52 ยางพาราผสมเส้นใยและขุยมะพร้าวชนิดแห้ง (ขวา) ชนิดสด (ซ้าย) .....	58
2.53 ยางพาราผสมเส้นใยและขุยมะพร้าวชนิดแห้ง.....	58
3.1 เปลือกมะพร้าวสด .....	65
3.2 ขุยมะพร้าวผสมใยชนิดแห้ง .....	65
3.3 การฉีกเปลือกมะพร้าวส่วนเปลือกใน .....	66
3.4 เปลือกมะพร้าวเริ่มมีปฏิกิริยากับอากาศเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้นจากเดิมสีขาว.....	66
3.5 คำเปลือกมะพร้าวให้ละเอียดโดยคูความละเอียดด้วยสายตา.....	67
3.6 เปลือกมะพร้าวที่คำแล้วจะมีน้ำผสมอยู่มีความชื้น .....	67
3.7 แยกเส้นใยและขุยมะพร้าวออกจากกันเมื่อได้ความละเอียดจากการคำ .....	67
3.8 แบ่งให้มีขนาดที่เท่ากันเพื่อทำชิ้นทดสอบ .....	68
3.9 เส้นใยมะพร้าวจากการแยกออกจากขุย .....	68
3.10 ใยและขุยมะพร้าว .....	68
3.11 อัตราส่วนของยางพาราและเส้นใยผสมขุยมะพร้าว 1:2 .....	69
3.12 อัตราส่วนของยางพาราและเส้นใยผสมขุยมะพร้าว 1:2, 1:4, 1:6 .....	69
3.13 อัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมงอุณหภูมิห้อง .....	69
3.14 แผนภูมิขึ้นตอนการวิจัย.....	71
4.1 จากขวา เส้นใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว ขุยและเส้นใยมะพร้าว ผสมยางพารา.....	82
4.2 แสดงค่าเฉลี่ยของแรงดึงยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ.....	83
4.3 แสดงค่าเฉลี่ยของแรงกดอัดยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ.....	84
4.4 แสดงค่าเฉลี่ยความทนต่อการฉีกขาดของยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ .....	85
4.5 แสดงค่าเฉลี่ยความแข็งของยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ.....	87
4.6 แสดงค่าเฉลี่ยการยุบตัวเนื่องจากแรงกดอัดของยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ... ..	88

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ความผูกพันที่มีต่อต้นยางพาราในอดีตนั้นมีมากมาย ซึ่งยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญในท้องถิ่นทางภาคใต้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นเกษตรกรย่านบ้านใกล้เรือนเคียงของผู้วิจัยก็ล้วนมีส่วนยางพาราเป็นของตนเอง ถ้ามองว่าทำไมต้องทำสวนยาง จากการสัมภาษณ์บุคคลคนในชุมชน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 คุณภาณุมาศ เหมมณี ผู้มีอาชีพทำสวนยางพารา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาได้ให้ความคิดเห็นว่า “ก็เพราะเป็นอาชีพเกษตรกรชาวใต้ของเรา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะสามารถปลูกได้กันเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็จริง แต่ชาวใต้เราเองก็ล้วนมีความภาคภูมิใจที่ยางพาราสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษมาช้านาน จากเมื่อก่อนก็โลกร่มละไม่ก็บาท มาในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ ก็สามารถทำให้เราขยับได้โดยที่ราคาขายสูงถึงเกือบ กิโลกรัมละ 100 ทีเดียวน” ต้นมะพร้าวเองก็เช่นกัน มีความสัมพันธ์อย่างไ้กันหนอกับยางพารา เมื่อสวนยางพารามี การปลูกพืชขึ้นแต่ละชนิด ก็มักจะกันไปตามท้องถิ่น ในย่านนั้นก็มักจะพบว่าสวนมะพร้าวปลูกขึ้นสลับกันทั่ว เพราะภูมิประเทศทางภาคใต้ก็เอื้ออำนวย อีกทั้งยังเป็นพืชตระกูลปาล์มที่เลี้ยงง่าย ยิ่งภาคใต้บ้านเราฝนตกตลอดปี ยิ่งไม่ต้องรดน้ำ เติบโตจากรากพุ่งตรงขึ้นฟ้า ส่วนจะเอนเอียงกันบ้างบางครั้ง ก็เพราะอ่อนไหวไปตามแรงลม โดยส่วนมากแล้วก็เติบโตกันเองตามธรรมชาติ เก็บลูกกินตั้งแต่อายุได้ประมาณ 7 ปี ไปจนตลอดชีวิต ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตลอดชีวิตของมะพร้าวหรือชาวสวนกันแน่ โดยเป็นแนวคิดที่เห็นสวนทั้งสองนี้อยู่เคียงข้างกัน ถ้าวันหนึ่งเราจะนำส่วนของน้ำยางดิบและเปลือกมะพร้าวที่ได้จากการเก็บลูกขายแต่ละสวนมาผสมกันดูบ้างละผลจะเป็นอย่างไร

จากการศึกษา ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศ จากข้อมูลการส่งออกพบว่า นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูปขึ้นต้น ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น แต่ละปี ประเทศไทยผลิตน้ำยางพาราได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน ส่งออกในรูปร่างยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น 2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 56,000 ล้านบาท ที่เหลือ 0.2 ล้านตัน ถูกนำไปพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ ยางรัดของ ถุงยางอนามัย รองเท้า และของใช้อื่น ๆ คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 48,000 ล้านบาท การผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากยางพารา สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งในรูปของการส่งออก การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม แนวโน้มของการผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพารามีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร.2549)

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจยางพารา (พ.ศ.2551) พบว่าน้ำยางพาราได้มีการปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนการใช้งานวัตถุดิบน้ำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้องเพิ่มราคาสินค้า หรือลดคุณภาพการผลิตลงเพื่อประหยัดต้นทุนให้คงอยู่แก่การทำธุรกิจได้ในปัจจุบัน การคิดค้นใช้ยางธรรมชาติพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้แก่อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาของเด็ก และของที่ระลึกต่าง ๆ หลายชนิด อุปกรณ์งานจราจรบนท้องถนน มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน บางชนิดล้วนผลิตจากวัสดุสารสังเคราะห์จำพวกพลาสติก เรซิน ไฟเบอร์กลาส ซึ่งปีหนึ่ง ๆ ต้องนำเข้าในรูปของสารเคมีและที่แปรรูปแล้วเป็นเงินหลายหมื่นล้านบาท เป็นที่ทราบกันว่า สารเรซิน และไฟเบอร์กลาส เป็นสารสังเคราะห์ขึ้น ในขณะที่ น้ำยางพาราเป็นสารธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่มีคุณสมบัติเมื่อแข็งตัวจะคงรูปอยู่ได้เช่นเดียวกับวัสดุดังกล่าว โดยที่ยางพารามีคุณลักษณะที่เหนือกว่าตรงที่มีน้ำหนักเบา เก็บรักษาง่าย ตกไม่แตก การผลิตภัณฑ์วัสดุจากน้ำยางในการทำชิ้นงานจะต้องใช้น้ำยางในปริมาณมาก และงานผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ต้องการให้รูปทรงโครงสร้างที่แข็งแรง เช่น การต่อชิ้นส่วนของชิ้นงานเข้าด้วยกัน งานชิ้นขนาดใหญ่ จะต้องมีการขึ้นตอนในการเสริมความแข็งแรงด้วยการค้ำควดเพื่อเป็น โครงสร้างตามลักษณะเช่นเดียวกับงานปั้น

เปลือกมะพร้าว ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติ ที่มีอยู่ส่วนมากภายในท้องถื่นทางภาคใต้ของประเทศไทย นั้นมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของมะพร้าว จึงทำให้มีผลผลิตเยอะตามมา นับได้จากผลผลิตเฉลี่ย 28,268,288 กก.จาก 53,009 ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ.2552) จากการสำรวจพบว่าการศึกษาคุณสมบัติของเปลือกมะพร้าวนั้นมีความเหนียว เบา และดูดซับน้ำ ผู้วิจัยคาดว่าเมื่อมีการบริโภคจึงมีเปลือกมะพร้าวเหลือเป็นเศษทิ้งจำนวนมาก

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เนื่องด้วยการปรับราคาน้ำยางพาราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และเปลือกมะพร้าวที่เป็นเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรจำนวนมาก ผู้วิจัยจึงนำวัสดุดังกล่าวมาทำการวิจัยเชิงทดลองโดยผลการทดลองที่ได้นี้ จะสามารถเป็นแนวทางในการผลิตวัสดุทดแทน เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า และสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใช้วัสดุจากยางพารา วัสดุนำเข้าจำพวกพลาสติกได้ จะเป็นการช่วยลดต้นทุน ส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของวิธีการแปรรูปยางพาราด้วยเช่นกัน.

## 1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

1.2.2 เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

1.2.3 เพื่อสรุปแนวทางการนำวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวไปใช้งานได้ตรงตามคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลที่ได้รับการทดสอบ

## 1.3 สมมุติฐานการวิจัย

1.3.1 อัตราผสมระหว่างน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว โดยแบ่งเป็นส่วนของ เส้นใย ขุย และเส้นใยผสมขุย จะให้คุณสมบัติที่มีความแตกต่างกัน โดยอัตราส่วนผสมในปริมาณเท่ากันจะมีผลต่อโครงสร้างและความแข็งแรงต่างกัน

1.3.2 การทดลองสุ่ม ระหว่างน้ำยางพารากับเปลือกมะพร้าว จากเปลือกมะพร้าว 2 ชนิด มีดังนี้

### 1.3.2.1 เปลือกมะพร้าวสด

- 1.) น้ำยางพารา : เส้นใยมะพร้าว ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6
- 2.) น้ำยางพารา : ขุยมะพร้าว ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6
- 3.) น้ำยางพารา : ขุยผสมใย ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6

### 1.3.2.2 เปลือกมะพร้าวแห้ง

- 1.) น้ำยางพารา : เส้นใยมะพร้าว ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6
- 2.) น้ำยางพารา : ขุยมะพร้าว ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6
- 3.) น้ำยางพารา : ขุยผสมใย ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6

1.3.3 แต่ละอัตราส่วนมีผลต่อการขึ้นรูปตามโครงสร้างเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์

## 1.4 กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวความคิดในการวิจัยซึ่งแยกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

1.4.1 กรอบการพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติ ได้แนวคิดมาจาก วัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Materials for Energy & Environment) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) กำเนิดถึงวัสดุที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4.2 กรอบการพัฒนาวัสดุ โดยที่วัสดุมีความสอดคล้องกับการใช้งาน การนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แนวคิดมาจากศูนย์การวิจัยผลิตภัณฑ์ยาง ในการทดสอบสมบัติทางกายภาพ กล่าวถึงด้านต่างๆของการนำน้ำยางมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไว้ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่น น้ำหนัก ความชื้น และความแข็งแรง

1.4.3 กรอบการทดสอบเชิงกล ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยางพารา ใช้แนวคิดขอศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรมยางพารา ที่มีการทดสอบมาตรฐาน ดังนี้

1.4.3.1 สมบัติการรับแรงดึง

1.4.3.2 สมบัติการรับแรงกดอัด

1.4.3.3 การทนทานต่อการฉีกขาด

1.4.3.4 ความแข็ง

1.4.3.5 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด

## 1.5 ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยตามข้อวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองสูตรหัวอัตราส่วนของวัสดุน้ำยางพาราที่นำมาผสมกับเปลือกมะพร้าว ตามอัตราส่วนที่กำหนดตามสมมติฐาน โดยกำหนดเป็นเปลือกมะพร้าวชนิดสดและชนิดแห้ง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆได้แก่ เส้นใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว และเส้นใยผสมขุยมะพร้าว

### 1.5.1 ตัวแปรที่ทำการศึกษา

1.5.1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ชนิดสดและชนิดแห้งโดยใช้ส่วนของเส้นใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว และเส้นใยผสมขุยมะพร้าว อย่างละ 3 อัตราส่วน คือ 1:2 , 1:4 , 1:6

1.5.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติเชิงกล ที่สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

## 1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

1.6.1 การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

1.6.2 น้ำยางพารา หมายถึง น้ำยางมีสีขาวปนเหลืองขุ่นขึ้น ได้จากการกรีดยาง สามารถนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้

1.6.3 เปลือกมะพร้าว หมายถึง ส่วนเปลือกของผลมะพร้าว ประกอบด้วย ส่วนของเส้นใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว และเส้นใยผสมขุยมะพร้าว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.6.4 คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง ผลการทดลองในอัตราส่วนผสมวิธีแปรรูปน้ำ ยางพาราและเปลือกมะพร้าวที่ได้ มีความสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความยืดหยุ่น น้ำหนัก ความชื้น และความแข็งแรง

1.6.5 คุณสมบัติเชิงกล หมายถึง คุณสมบัติที่ทำการทดสอบวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ได้แก่ ด้านสมบัติการรับแรงดึง สมบัติการรับแรงกดอัด การทนทานต่อการฉีกขาด การทดสอบความแข็ง และการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด

1.6.6 มาตรฐาน หมายถึง การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุที่ได้จากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว โดยมีเกณฑ์ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุยางพาราตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยางพารา

1.6.7 ส่วนผสม หมายถึง การนำยางพารามาผสมเปลือกมะพร้าว ด้วยอัตราส่วน ตามสมมติฐาน การวิจัยทดลองข้างต้น

1.6.8 อัตราส่วนผสมน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว 1:2 หมายถึง ยางพารา จำนวน 1 ส่วน และ เส้นใยจากเปลือกมะพร้าว จำนวน 2 ส่วน

1.6.9 อัตราส่วนผสมน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว 1:4 หมายถึง ยางพารา จำนวน 1 ส่วน และ เส้นใยจากเปลือกมะพร้าว จำนวน 4 ส่วน

1.6.10 อัตราส่วนผสมน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว 1:6 หมายถึง ยางพารา จำนวน 1 ส่วน และ เส้นใยจากเปลือกมะพร้าว จำนวน 6 ส่วน

1.6.11 ASTM (American Society for Testing and Materials) หมายถึง สมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่กำหนด และจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สมาคม ASTM จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1989 ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ และสาธารณชนทั่วไป โดยการพัฒนามาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะและการทำงาน ของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ระบบการใช้งาน

## บทที่ 2

# เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราดิบ สำหรับใช้ในบ้านพักอาศัยนั้น ผู้วิจัยได้ ทำการศึกษาศักยภาพของวัสดุ ตลอดจนปริมาณของวัสดุ และได้ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากวัสดุ จำพวกยางพารา ฟองน้ำ และยางสังเคราะห์ คุณสมบัติของยางพารา การผลิต การแปรรูป เพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากน้ำยางพาราดิบ จึงมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา ดังนี้

- 2.1 ยางพารา
- 2.2 คุณสมบัติการแปรรูปยางพารา
- 2.3 ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา
- 2.4 เปลือกมะพร้าวและการแปรรูป
- 2.5 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (GREEN DESIGN)
- 2.6 มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง
- 2.7 กรรมวิธีการผลิตและอัตราส่วนผสมของยางพารากับเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว
- 2.8 ผลของการทดสอบส่วนผสม
- 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 ยางพารา

ยางพาราเป็นยางที่ได้มาจากต้นไม้นชนิดหนึ่ง เรียกว่าต้นยางพารา (เรียกตามภาษาพฤษ ศาสตร์ว่า *Hevea brasiliensis*) สามัญชนทั่วไปเรียกว่า ยางพารา หรือ ต้นยางพารา (para rubber) เมื่อ ปี พ.ศ. 2442 พระยารัษฎาประดิษฐ์หิสรักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เป็นผู้ที่ได้นำต้นยางพารามา ปลุกที่อำเภอ กันตัง จังหวัดตรังเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 พระสากสถานพิทักษ์เดินทาง ไปประเทศอินโดนีเซีย จึงมีโอกาสนำกล้ากลับมาปลูกไว้ที่บริเวณหน้าบ้านพัก ที่อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันนี้ ยังเหลือให้เห็นเป็นหลักฐานเพียงต้นเดียว อยู่บริเวณหน้าสหกรณ์ การเกษตรกันตัง และจากยางรุ่นแรกนี้ พระสากสถานพิทักษ์ ได้ขยายเนื้อที่ปลูกออกไปจนมีเนื้อที่ ปลูกประมาณ 45 ไร่ นับได้ว่า พระสากสถานพิทักษ์ คือผู้เป็นเจ้าของสวนยางคนแรกของประเทศ ไทย (สารานุกรมไทยฉบับกาญจนาภิเษก, 2542)

### 2.1.1 ความเป็นมา

ชาวพื้นเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เรียกต้นไม้ที่ให้ยางว่าคาอูทชุก (Caoutchouc) แปลว่าต้นไม้ร้องไห้ จนถึงปี พ.ศ. 2313 (1770) โจเซฟ ปริสตี จึงพบว่า ยางสามารถลบ รอยคำของ ดินสอได้โดยที่กระดาษไม่เสีย จึงเรียกยางว่า ยางลบหรือตัวลบ (Rubber) ซึ่งเป็น คำเรียกยางเฉพาะ ในอังกฤษและฮอลแลนด์เท่านั้น ส่วนใน ประเทศยุโรปอื่นๆ ในสมัยนั้น ล้วนเรียกยางว่า คาอูทชุก ทั้งสิ้น จนถึงสมัยที่โลกได้มีการปลูกยางกันมากในประเทศแถบ อเมริกาใต้นั้น จึงได้ค้นพบว่า พันธุ์ ยางที่มีคุณภาพดีที่สุดคือยางพันธุ์ *Hevea Brasiliensis* ซึ่ง มีคุณภาพดีกว่าพันธุ์ *Hevea* ธรรมดา มาก จึงมีการปลูกและซื้อขายยางพันธุ์ดังกล่าวกัน มาก และศูนย์กลางของการซื้อขายยางก็อยู่ที่เมืองท่า ชื่อพารา(Para) บนฝั่งแม่น้ำอะเมซอน ประเทศบราซิล ด้วยเหตุดังกล่าว ยางพันธุ์ *HeveaBrasiliensis* จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยางพารา และเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้ ยางมี คุณสมบัติพิเศษหลายอย่างที่มีความสำคัญต่อมนุษย์คือ มีความยืดหยุ่น (Elastic) กัน น้ำได้ เป็น ฉนวนกันไฟได้ เก็บและพองลมได้ดี เป็นต้น ดังนั้นมนุษย์จึงยังจะต้องพึ่งยางต่อ ไปอีกนาน แม้ใน ปัจจุบัน มนุษย์สามารถผลิตยางเทียมได้แล้วก็ตาม แต่คุณสมบัติบางอย่าง ของยางเทียมก็สู้ยาง ธรรมชาติไม่ได้ ในโลกนี้ยังมีพืชอีกมากมายหลายชนิดที่ให้น้ำยาง (Rubber Bearing Plant) ซึ่ง อาจจะมีเป็นพันๆ ชนิดในทวีปต่างๆ ทั่วโลก แต่น้ำยางที่ได้จาก ต้นยางแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่ แตกต่างกันไป บางชนิดก็ใช้ทำอะไรไม่ได้เลย แต่ยาง บางชนิดเช่น ยางกัตตาเปอร์ชาที่ได้จากต้นกัต ตา (Guttar Tree) ใช้ทำยางสำเร็จรูปเช่น ยางรถยนต์ หรือรองเท้า ไม่ได้แต่ใช้ทำสายไฟได้ หรือยาง เยลตง และยางบาลาตา ที่ได้ จากต้นยางชื่อเดียวกัน ถึงแม้จะมีความเหนียวของยาง (Natural Isomer of Rubber) อยู่ บ้าง แต่ก็ไม่มีสูตรอนุ (Meclular Formula) เท่านั้นที่เหมือนกัน แต่โดยที่มี HighRasin Content จึงเหมาะที่จะใช้ทำหมวกฝรั่งมากกว่า ยางที่ได้จากต้น *Achas Sapota* ในอเมริกา กลาง ซึ่งมีความเหนียวกว่ายางกัตตาเปอร์ชา และยางบาลาตามาก คนพื้นเมืองเรียกยางนี้ ว่า ชิเคิล (Chicle) ดังนั้น บริษัท ผู้ผลิตหมวกฝรั่งที่ทำมาจากยางชนิดนี้จึงตั้งชื่อหมวกฝรั่ง นั้นว่า Chiclets

### 2.1.2 วิวัฒนาการของยาง

โลกเพิ่งจะมีโอภาสรู้จักและใช้ประโยชน์จากยางเมื่อประมาณปลายคริสตศตวรรษที่ 15 นี้เอง ในขณะที่ คริสโตเฟอ โคลัมบัส ผู้ค้นพบโลกใหม่เดินทางไปอเมริกาในครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2036 (1493) ก็ได้พบว่า มีชาวพื้นเมืองบางเผ่าทั้งในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ได้รู้จักและใช้ประโยชน์ จากยางกันบ้างแล้ว เช่น ชาวพื้นเมืองในอเมริกากลางที่ทำรองเท้า จากยางโดยการใช้น้ำมันดินยาง แล้วรองน้ำยางใส่ภาชนะ หลังจากนั้น จึงเอาเท้าจุ่มลง ไปในน้ำยางนั้น หรือเอาเท้าวางไว้บนภาชนะ แล้วเทน้ำยางรดลงบนเท้า ก็จะได้รองเท้า ที่เข้ากับเท้าพอดี หรือบางเผ่าในอเมริกาใต้ทำเสื้อกันฝน และผ้ากันน้ำจากยาง หรือเผ่ามา ยันในอเมริกาใต้ ที่ทำลูกบอลด้วยยาง แล้วนำมาเล่นโดยการให้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระดิ่งขึ้นลงเพื่อเป็นการ สักการเทพเจ้า จึงทำให้โคลัมบัสและคณะมีความแปลกใจเป็นอันมาก และคิดกันไปว่า ในลูกกลมๆที่เค็งได้นั้น ต้องมีตัวอะไรอยู่ข้างในเป็นแน่ หลังจากนั้นเมื่อโคลัมบัสเดินทาง กลับยุโรป ก็ได้นำวัตถุประหลาดนั้นกลับไปด้วย โคลัมบัสจึงเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ได้มีโอกาสสัมผัสยาง และนำยางเข้าไปเผยแพร่ในยุโรป การส่งยางเข้ามาในยุโรปในระยะแรกนั้นต้องใช้เวลานานมาก กว่าที่ยางจะเดินทางจาก แหล่งกำเนิดจนมาถึงยุโรป ยางก็จะจับตัวกันเป็นก้อนเสียก่อน ดังนั้น ยางที่เข้ามาในยุโรปสมัยแรกๆ นั้น จึงเป็นยางที่ผลิตเป็นสินค้าแล้วเนื่องจากมนุษย์ยังไม่รู้จักวิธีที่จะทำ ให้ยางที่จับตัวกันเป็นก้อน ให้ละลายและทำเป็นรูปทรงที่ต้องการได้อย่างไร การผลิตยางจึงต้องทำทันทีหลังจากได้นำยางมาก่อนที่ยางจะจับตัวกันเป็นก้อน ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เช่น ในประเทศเม็กซิโก ก็มีหลักฐานว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากยางกันบ้างแล้ว แต่เป็นการผลิตอย่างง่ายๆเช่น ทำผ้า ยางกันน้ำ ลูกบอล และ เสื้อกันฝน เป็นต้น

- พ.ศ.2143(1600) ก็ยัง ไม่มีความพยายามที่จะนำกรรมวิธีทำยางเข้ามาในยุโรป

- พ.ศ. 2279(1736) ชาลส์ มารี เดอลา กองดามี ได้ส่งตัวอย่างยางจากกลุ่มน้ำอะเมซอน กลับมาที่ฝรั่งเศส และสรุปว่า ไม่สามารถนำน้ำยางกลับไปยุโรปเพื่อการผลิตได้ เพราะ ยางจะแข็งตัวเสียก่อนที่จะถึงยุโรป

- พ.ศ. 2313 เฮอริสแซน พบว่า น้ำมันสน (Terpentine) สามารถละลายยางที่จับตัวกัน เป็นก้อนได้ และยังพบต่อไปอีกว่า Ether เป็นตัวละลายยาง ได้ดีกว่าน้ำมันสน

- พ.ศ. 2313 (1770) โจเซฟ พริสตี (คนเดียวกับที่ค้นพบออกซิเจน) ค้นพบว่า ยางใช้ ลบรอยดำของคินสอ ได้ จึงเรียกยางว่ายางลบ (Erasers Rubber) ตั้งแต่นั้น

- พ.ศ. 2334 (1791) โฟร์ ครอย ค้นพบการป้องกันไม่ให้ยางจับตัวกันเป็นก้อนโดยการเติมด่างที่มีชื่อว่า Alkali ลงไปในน้ำยาง แต่การค้นพบนี้ก็คงเป็นหมันอยู่ถึง 125 ปี เพราะไม่มีใครสนใจ

- พ.ศ. 2363 (1820) โรมัส แชนคอก (อังกฤษ) ประดิษฐ์เครื่องฉีกยางได้สำเร็จ แต่ก็ ปกปิดไว้ โดยบอกคนที่ถามว่าเป็นเครื่องดองยาง (Pickle) และยังพบด้วยว่า ความร้อนทำให้ยางอ่อนตัวลงได้ และจะปั้นใหม่ให้เป็นรูปอะไรก็ได้ ตามต้องการ

- พ.ศ. 2375 (1832) แชนคอกได้ปรับปรุงเครื่องฉีกยางของเขาให้ดีขึ้น และเรียกเครื่องที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ว่าดังกล่าวว่า เครื่อง Masticator ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบของเครื่องฉีกยาง ที่ใช้กันถึงทุกวันนี้ โรมัส แชนคอก จึงได้รับเลือกให้เป็น "บิดาแห่งอุตสาหกรรมยาง"

- พ.ศ. 2380 (1837) แชนคอกประดิษฐ์เครื่องรีดยาง ได้เป็นผลสำเร็จ (Spreading)

- พ.ศ. 2379 (1836) ทางอเมริกาก็ประดิษฐ์เครื่องบดยาง ได้สำเร็จเหมือนกัน

- พ.ศ. 2386 (1843) ชาลส์ กูดเยียร์ (อเมริกา) ค้นพบกรรมวิธีในการทำให้ยางคงรูป

โดยการ "อบความร้อน" (Vulcanisation) และยางที่ผสมกำมะถันและตะกั่วขาว เมื่อย่างไฟ แล้ว แม้จะกระทบร้อนหรือเย็นจัด ยางจะเปลี่ยนรูปไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สิ่งที่ชาวสก็อตค้นพบนี้ แชนคอก ก็ค้นพบในอีก 2 ปีต่อมา และนำผลงานไปจดทะเบียน (Patent) ทันที แต่ ชาวสก็อต ไปจดทะเบียนหลัง แชนคอก 2 - 3 สัปดาห์ แต่โลกก็ยังให้เกียรติแก่ ชาวสก็อต เชื่อว่าเป็นผู้ที่คิดกรรมวิธีนี้ได้ก่อน

- พ.ศ. 2389 (1846) โทมัส แชนคอก ประดิษฐ์ยางดันสำหรับรถม้าทรงของพระนาง เจ้าวิกตอเรีย

- พ.ศ.2413 (1870) จอน ดันลอป ผลิตยางอัดลมสำหรับจักรยานได้สำเร็จ

- พ.ศ. 2438 (1895) มีผู้ประดิษฐ์ยางอัดลมสำหรับรถยนต์ได้สำเร็จ

การค้นพบกรรมวิธีในการทำยางคงรูปได้นั้น นับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในช่วงเวลานั้น มีการค้นพบและมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายเช่น เจมส์ วัตต์ สร้างเครื่องจักรไอน้ำ โรเบิร์ต ฟูลตัน สร้างเครื่องจักรเรือไอน้ำ จอร์จ สตีเวนสัน สร้างหัวรถจักรไอน้ำ ไมเคิล ฟาราเด สร้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอสสร้างเครื่องส่งโทรเลข เป็นต้น แต่ความสำเร็จต่างๆ เหล่านี้ คงจะขาดความสมบูรณ์ไปมากถ้ายังขาดความรู้เรื่องการทำยางให้คงรูป เพราะยางที่คงรูปแล้ว (Vulcanised Rubber) จะช่วยเพิ่มความไม่สมบูรณ์เหล่านั้นให้เต็มเช่น เป็นตัวห้าม ล้อรถไฟ หรือทำสายไฟ และสายเคเบิลใต้น้ำ เป็นต้น

### 2.1.3 โครงสร้างเคมีและส่วนประกอบน้ำยางพารา

ยางธรรมชาติเป็นสารประกอบในกลุ่มพอลิเมอร์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยย่อยชนิดเดียวที่ซ้ำ ๆ กัน เป็นจำนวนมาก มีสมบัติที่สำคัญคือความยืดหยุ่น โครงสร้างทางเคมีของหน่วยย่อยของยางธรรมชาติ ประกอบด้วยคาร์บอน 5 อะตอม และไฮโดรเจน 8 อะตอม  $C_5H_8$  มีชื่อทางเคมี ไอโซพรีน (isoprene) หน่วยย่อยยังกล่าวเมื่อเกิดการเชื่อมโยงเป็น โมเลกุลจะเรียงตัวกันในแบบ cis-configuration

เรียกชื่อ โมเลกุลยางว่าเป็น cis-1,4-polyisoprene มีน้ำหนักโมเลกุล ประมาณหนึ่งล้านพีซี ที่ให้น้ำยาง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงการค้าในรูปน้ำยาง คือยางพารา และยางวายุบล แต่ที่ใช้ประโยชน์เชิงการค้ามาก คือ ยางพารา

น้ำยางสดจากต้นยางพารา มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวหรือสีครีม โดยมีอนุภาคยางแขวนลอยกระจัดกระจาย อยู่ในตัวกลางที่เรียกว่า เซรัม (serum) อนุภาคยางมีรูปร่างกลม หรือรูปลูกแพร์ มีขนาด 0.05-5 ไมครอน ความหนาแน่น 0.975-0.980 กรัม/มิลลิลิตร มีความเป็นกรด ต่างประมาณ 6.5-7.0

ผิวของอนุภาคยางมีเยื่อหุ้ม (Membrane) ที่ประกอบด้วยไขมัน และโปรตีน โดยแต่ละอนุภาคมีอนุภาคของโปรตีนอยู่รอบนอก ทำให้เกิดแรงผลักระหว่างอนุภาคยาง ซึ่งมีผลให้น้ำยางสามารถคงสภาพเป็นของเหลวได้ ดังนั้นเมื่อมีการทำลายเยื่อหุ้มอนุภาค หรือมีการสะเทินอนุภาค เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะทำให้อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลาง เกิดการรวมตัวจับกันเป็นก้อน (วารสารนี้ 2525, สถาบันวิจัยยาง 2545, Blackley 1966)

## 2.2 คุณสมบัติและการแปรรูปยางพารา

### 2.2.1 ชนิดและประเภท ลักษณะ คุณสมบัติของน้ำยางพาราดิบ

#### 2.2.1.1 น้ำยางข้น

น้ำยางข้น ผลิตขึ้นจากการนำน้ำยางสด จากส่วนที่มีปริมาณเนื้อยาง (Dry Rubber Content) เฉลี่ยปริมาณ 35% สารละลายที่ไม่ใช่ยาง (Non Rubber solid) 5 % และน้ำ (Water) มาผ่านกระบวนการแปรรูปให้อยู่ในรูปของน้ำยางข้นที่มีเนื้อยางแห้งอย่างน้อย 60% โดยใช้วิธีการปั่นแยกด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูง เพื่อแยกน้ำและสารอื่นๆ ที่ละลายอยู่ให้ออกไปบางส่วนน้ำยางที่ได้จะเรียกว่า Centrifuged Latex ซึ่งมีน้ำยางข้น 60% กับหางน้ำยาง จากนั้นจะต้องทำการรักษาคุณภาพด้วยการเติมแอมโมเนียเพื่อป้องกันมิให้น้ำยางจับตัว ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่

1. น้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียสูง (High ammonia :HA) จะใช้แอมโมเนีย 0.7% ต่อน้ำหนักยาง
2. น้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียต่ำ (Low ammonia :LA) จะใช้แอมโมเนีย 0.2% ต่อน้ำหนักยาง และเติมสารละลายอื่นๆ ซึ่งทำให้ได้น้ำยางที่เหมาะสมสำหรับการเก็บไว้ใช้ประโยชน์หรือเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้

น้ำยางข้นที่ผลิตในประเทศจะต้องผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ตามข้อกำหนดมาตรฐานน้ำยางข้นไทย (มอก. 980-2533) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO : 1997 (E) ที่กำหนดมาตรฐานคุณภาพและวิธีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำยางไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ทางสมาคมน้ำยางข้นได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำยางข้น มีคุณสมบัติที่สูงกว่า ISO เพื่อยกระดับมาตรฐานน้ำยางข้นของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยยาง ให้ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับซื้อขายในตลาดสินค้าการเกษตรล่วงหน้าได้

### 2.2.2 การแปรรูปยางพารา

น้ำยางสดจากสวนนำมา แปรรูป ได้หลากหลายชนิดในรูปของน้ำยางข้น และยางแห้ง ได้แก่ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันยางเครพ ฯลฯ อุตสาหกรรมแปรรูปยาง สรุปลงได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

#### 2.2.2.1 การทำยางแผ่นดิบ

เมื่อรวบรวมน้ำยางสดจากสวนแล้วกรองแยกสิ่งสกปรก และสิ่งเจือปนออก เติมน้ำทำให้ให้น้ำยางจับตัว ริดเป็นแผ่นแล้วทำให้แห้ง โดยอาจทำเป็นยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง หรือยางแผ่นรมควัน ราคาภายในท้องตลาดแตกต่างกันตามคุณภาพของแผ่นยางที่ผลิตได้ การทำยางแผ่นชั้นดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นั้นมีหลักการง่าย ๆ คือ ทำยางให้สะอาด ริดแผ่นยางให้บาง สีของแผ่นยางสม่ำเสมอ ใช้น้ำและน้ำกรดถูกอัตราส่วน ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

#### ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมน้ำยาง

1. ควรเช็ดถ้วยยางให้สะอาดก่อนรองรับน้ำยาง
2. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำยางก่อนใช้ทุกครั้ง
3. ถังเก็บน้ำยางควรมีฝาปิด เพื่อป้องกันมิให้น้ำยางล้นออกมานอกถังในระหว่างนำไปยัง

โรงทำยางแผ่น

ขั้นตอนที่ 2 การทำความสะอาดเครื่องมือต้องทำความสะอาดเครื่องมือทำยางแผ่นทุกชนิด ก่อนและหลังจากใช้งานแล้วเครื่องมือการทำยางแผ่นควรให้เปียกน้ำทุกครั้งก่อนใช้เพื่อความ สะดวกในการทำความสะอาดหลังใช้เสร็จ

#### เครื่องมือที่จำเป็นในการทำยางแผ่น

1. เครื่องกรองत्वเบอร์ 40 และ 60
2. ตะก
3. ถังสำหรับใส่น้ำและน้ำยาง
4. โตะขนาดยาง
5. เครื่องรีดชนิดคั่นและชนิดดอก
6. โรงเรือนหรือเพิงอย่างง่าย ๆ
7. กระจบองตวงน้ำยางและน้ำ
8. ใบพายสำหรับกวนน้ำยาง
9. ภาชนะผสมน้ำกรด

#### ขั้นตอนที่ 3 การกรองน้ำยาง

กรองน้ำยางด้วยเครื่องกรองत्वเบอร์ 40 และ 60 เพื่อเอาสิ่งสกปรกออก โดยวางเครื่องกรองซ้อน กัน 2 ชั้น เบอร์ 40 ไว้ข้างบน และเบอร์ 60 ไว้ข้างล่าง

#### ขั้นตอนที่ 4 การตวงน้ำยางใส่ตะก

ตวงน้ำยางที่กรองแล้ว ใส่ในตะกที่สะอาด ตะกละ 3 ลิตร

#### ขั้นตอนที่ 5 การผสมน้ำกับน้ำยาง

เติมน้ำสะอาดลงในตะกที่ใส่น้ำยางไว้แล้วตะกละ 2 ลิตร จะได้อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำ ยางกับน้ำในอัตรา 3 ส่วนต่อ 2 ส่วน (อัตราส่วนผสมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากน้ำยางเจือจางบ้าง แล้ว เช่น กรณีที่ฝนตกขณะเก็บน้ำยางหรือจากเหตุอื่น ๆ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ขั้นตอนที่ 6 การเลือกใช้น้ำกรดและการผสมน้ำกรด

เพื่อให้ยางแข็งตัวและได้ยางแผ่นที่คุณภาพดี ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อหรือโรงงานอุตสาหกรรม ควรเลือกใช้กรด “ฟอร์มิก” ชนิดความเข้มข้น 90% ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างจากกรดชนิดอื่นคือ ไม่มีสี กลิ่นฉุนจัด หากสูดดมจะแสบจมูกอย่างรุนแรง และละลายน้ำได้ดีมาก

#### ข้อดีของกรดฟอร์มิก คือ

1. ยางแผ่นแข็งตัวสม่ำเสมอ หากทำให้เจือจางด้วยน้ำสะอาดที่ถูกต้อง
2. สามารถระเหยได้ ไม่ตกค้างในแผ่นยาง
3. ไม่ทำให้แผ่นยางเหนียวเหนอะ
4. สมบัติและความยืดหยุ่นของแผ่นยางคงเดิม
5. ไม่ทำให้โรงเรือนและแผ่นยางมีกลิ่นเหม็น
6. ไม่ทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายมากนัก จะทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

การผสมกรดฟอร์มิก เพื่อให้ยางแผ่นแข็งตัวในเวลา 30 - 45 นาที ควรผสมกรดฟอร์มิกในอัตราส่วนกรดฟอร์มิก 30 มิลลิลิตร (2 ช้อนแกง) ผสมน้ำสะอาด 1,170 มิลลิลิตร (3 กระป๋องนม) แล้วกวนให้เข้ากันโดยเทกรดลงในน้ำ และควรใช้ภาชนะที่เป็นกระเบื้องเคลือบหรือ แก้วพลาสติกในการผสม

### ขั้นตอนที่ 7 การใช้น้ำกรดผสมน้ำยาง

ใช้ใบพายกวนน้ำยางในตะกวด 1 - 2 เที้ยว แล้วตวงน้ำกรดที่ผสมแล้ว 390 มิลลิลิตร (1 กระป๋องนม) เทลงในน้ำยางให้ทั่วตะกวด ขณะที่เทน้ำกรดใช้ใบพายกวนน้ำยางไปประมาณ 6 เที้ยว (น้ำกรดฟอร์มิก 1 ขวด ทำแผ่นยางได้ ประมาณ 90 - 100 แผ่น)

### ขั้นตอนที่ 8 การกวาดฟองน้ำยาง

ขณะกวนน้ำยางจะมีฟองเกิดขึ้น ใช้ใบพายกวาดฟองออกจากตะกวดให้หมด เก็บรวบรวมใส่ภาชนะไว้ขายเป็นเศษยางชั้นดี ฟองน้ำยาง ถ้าวอกกวาดออก เมื่อน้ำยางไปรมควันจะทำให้เห็นรอยจุดอากาศในแผ่นยาง ทำให้ได้ยางชั้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

### ขั้นตอนที่ 9 การใช้วัสดุปิดตะกวด

ควรใช้แผ่นสังกะสี หรือวัสดุอื่นใดก็ได้ปิดตะกวดเพื่อป้องกันมิให้ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกตกลงในน้ำยางที่กำลังจับตัว ทิ้งไว้ประมาณ 30 - 45 นาที

ขั้นตอนที่ 10 การนวดแผ่นยางเมื่อยางจับตัวแล้ว ก่อนนำไปนวดควรรินน้ำสะอาดหล่อไว้ทุกตะกวดเพื่อสะดวกในการเทแท่งยางออกจากตะกวด การนวดยางควร นวดแผ่นยางบนโต๊ะที่สะอาด

ซึ่งปูด้วยอุมิเนียมหรือแผ่นสังกะสี นวดด้วยมือ หรือ ไม้กลมแล้วแต่นัด นวดข้างให้หนา ประมาณ 1 เซนติเมตร

#### ขั้นตอนที่ 11 การรีดแผ่นยางด้วยเครื่องรีดสั้น

นำยางแผ่นที่นวดแล้ว เข้าเครื่องรีดสั้น 3-4 ครั้ง ให้บางประมาณ 3-4 มิลลิเมตร

#### ขั้นตอนที่ 12 การรีดแผ่นยาง

การรีดแผ่นยางด้วยเครื่องรีดดอก หลังจากนำแผ่นยางเข้าเครื่องรีดสั้นแล้วก็นำยางเข้าเครื่องรีดดอกจะช่วยให้แผ่นยางแห้งเร็วขึ้นเมื่อนำไปรมควัน

#### ขั้นตอนที่ 13 การล้างแผ่นยาง

แผ่นยางที่รีดดอกแล้ว ควรล้างด้วยน้ำสะอาดเพื่อล้างน้ำกรดและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามผิวของแผ่นยางออกให้หมด


#### ขั้นตอนที่ 14 การผึ่งแผ่นยาง

แผ่นยางที่ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้ว ควรนำมาผึ่งไว้ในที่ร่ม ไม่ควรนำออกไปผึ่งหรือตากไว้กลางแจ้ง เพราะจะทำให้ยางแผ่นเสื่อม คุณภาพได้ง่าย อย่าวางแผ่นยางบนพื้น หรือพาดแผ่นยางในที่ที่มีฝุ่น หรือถูกสิ่งสกปรกได้ง่าย

#### ขั้นตอนที่ 15 การเก็บยางแผ่นเพื่อรอจำหน่าย

หลังจากผึ่งยางแผ่นไว้ประมาณ 6 ชั่วโมง ให้เก็บรวบรวมยางแผ่น โดยพาดไว้บนราวในโรงเรือนเพื่อรอจำหน่าย (ถ้ามีโรงรมให้นำเข้า รมควันหรืออาจจะอบยางในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ยางแผ่นแห้งป้องกันเชื้อรา และสามารถเก็บไว้ได้นาน) เกษตรกร เจ้าของสวนยางจะขายยางให้ได้ราคาสูง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำยางแผ่นให้มีคุณภาพดี และรวมกลุ่มกันขายยางร่วมกันคราวละมาก ๆ


2.2.2.2 การผลิตยางแผ่นฝั้งแห้ง ยางแผ่นรมควัน



กรรมวิธีการผลิตยางแผ่นแห้ง / ยางแผ่นรมควัน

ภาพที่ 2.1 แผนผังขั้นตอนการผลิตยางแผ่นรมควัน

ที่มา [www.google.co.th/กรรมวิธีการผลิตยางพารา](http://www.google.co.th/กรรมวิธีการผลิตยางพารา)




ภาพที่ 2.2 การแปรรูปยางพาราเป็นแผ่น

ที่มา [www.google.co.th/กรรมวิธีการผลิตยางพารา](http://www.google.co.th/กรรมวิธีการผลิตยางพารา)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.2.2.3 การผลิตยางแท่ง

ประเทศไทยเริ่มผลิตยางแท่งเมื่อปี 2511 เพื่อปรับปรุงรูปแบบให้มีขนาดเหมาะสมกับการใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการตรวจสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ และจำแนกชั้นตามข้อกำหนดมาตรฐาน วัตถุดิบที่ใช้ผลิตยางแท่งใช้ได้ทั้ง น้ำยางสดที่ต้องทำให้จับตัวก่อน และยางแห้งที่จับตัวแล้ว เช่น ยางแผ่นดิบ เศษยางกันด้วย ขั้นตอนที่สำคัญในการผลิตคือ ตัดย่อย ยางดิบให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ อย่างรวดเร็ว ล้าง อบให้แห้ง และอัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาด 33.3 กิโลกรัม



กรรมวิธีการผลิตยางแท่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับภาพที่ 2.3 แผนผังกรรมวิธีการผลิตยางแท่งนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตีพิมพ์ที่ [www.google.co.th/](http://www.google.co.th/) กรรมวิธีการผลิตยางพาราซึ่งมีการนำไปใช้

### 2.2.2.4 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

ยางที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อาจเป็นยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ยางทั้ง 2 ประเภทผสมกัน ยางธรรมชาติใช้ทั้งในรูปยางแห้ง ได้แก่ ยางแผ่น ยางแท่ง และยางที่มีความหนืดคงที่ เป็นต้น และในรูปของเหลว ได้แก่ น้ำยางข้น

ยางสังเคราะห์ หมายถึง ยางที่สังเคราะห์ขึ้นโดยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของสารตั้งต้นชนิดต่าง ๆ ยางสังเคราะห์ที่ใช้กันมาก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ยางสังเคราะห์ชนิดใช้งานทั่วไป มีคุณภาพใกล้เคียงกับยางธรรมชาติ ได้แก่ ยาง SBR ยาง BR ยางสังเคราะห์โพลีไอโซพรีน ยาง EPDM
2. ยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษมีคุณภาพเด่นในบางด้าน เช่น ทนต่อน้ำมัน ทนต่ออุณหภูมิสูง สามารถเก็บกักลมได้ดี ได้แก่ ยางคลอโรพรีน ยางไนไตรล์ ยางบิวทาย และยางซิลิโคน วัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องใช้ และตัวอย่างสูตรพื้นฐานการเลือกใช้ยางธรรมชาติชนิดต่าง การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้น

### 2.2.2.5 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง

การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้งใช้เทคนิคในการผลิตหลัก 3 แบบ คือ การอัดเข้าพิมพ์ เช่น อะไหล่รถ ยางปูพื้น การรีดเป็นแผ่นเรียบ เช่น สายพาน และการอัดผ่านหัวใด เช่น ท่อยาง การอัดเข้าพิมพ์ยังสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ การใช้เครื่องอัด การใช้เครื่องฉีด และการใช้ระบบกึ่งฉีด การขึ้นรูปแบบต่าง ๆ ดังภาพ


## 2.3 ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา

### 2.3.1 การใช้ประโยชน์จากน้ำยางข้น

น้ำยางข้นที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน จะสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้ 8 ประเภท คือ

1. ผลิตภัณฑ์จุ่มแบบพิมพ์ ได้แก่ ถุงมือ ลูกโป่ง ถุงยางอนามัย หัวนมยาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์
2. ผลิตภัณฑ์น้ำยางในอุตสาหกรรม โดยใช้ยางเคลือบหลังพรม เพื่อเพิ่มความแข็งแรง หรือใช้เป็นฟองน้ำเคลือบหลังพรม เพื่อเพิ่มความสบายในการเดิน
3. ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำ ใช้ทำที่นอน หมอน เบาะรองนั่ง เป็นต้น
4. สายยางยืดแบบกลม เช่น ยางยืดขอบกางเกงใน ถุงเท้า และเสื้อยกทรง ยางรัดขาไก่ และยางรัดป้ายชื้อติดกระเป๋า เป็นต้น

5. พุกโยชนสัตว์ และกามมะพร้าวจะใช้น้ำยางเป็นตัวยึดชนสัตว์ หรือเส้นโยกามมะพร้าว
6. ท่อยาง สายน้ำเกลือ
7. กาวน้ำยาง ใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้า และเสื้อผ้า
8. ผลิตภัณฑ์หล่อเบ้าพิมพ์ (Casting) เช่น ทำตุ๊กตา หน้ากาก หุ่นต่างๆ




ภาพที่ 2.4 ภาพจากยางพารา

ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา)

### 2.3.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย

ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมยาง เนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลก จึงมีโอกาและความเป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้น ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งพัฒนาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางในชั้นปลาย โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยางธรรมชาติในประเทศเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ยางที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้มีการเพิ่มการผลิตและสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ได้โดยมีเป้าหมาย เพิ่มการใช้ยางภายในประเทศเป็นร้อยละ 20 จากเดิมที่ใช้เพียงร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หรือประมาณ 3.2-3.4 แสนตัน/ปี ทั้งนี้ในปี 2551 คาดว่า จะมีการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมในประเทศประมาณ 0.359 ล้านตัน โดยจะเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณ 4% เนื่องจากประเทศผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เช่น จีน ญี่ปุ่น มีการขยายฐานการผลิตในไทยมากขึ้น ประกอบด้วย

2.3.2.1 ยานพาหนะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี มูลค่าการส่งออกสูงสุดของประเทศในปี 2549 มีมูลค่าการส่งออก 43.583 ล้านบาท แต่ก็มีการนำเข้า 5.155 ล้านบาท ได้แก่ ล้อรถยนต์ ล้อ เครื่องบิน ล้อจักรยาน และล้อรถอื่นๆทั้งยางนอกและยางใน รวมถึงยางอะไหล่รถยนต์ ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มนี้มีประมาณการใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบเกือบร้อยละ 50 โดยใช้ประมาณ ปีละ 158,883 ตัน



ภาพที่ 2.5 ยางรถยนต์

ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา)


2.3.2.2 ยางยืดและยางรัดของ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนมากใน ส่วนรวม ยางยืดใช้ในอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าต่างๆ ส่วนยางรัดของก็ใช้ทั่วไปใน ชีวิตประจำวัน ใช้ยางธรรมชาติในการผลิตถึงปีละ 90,561 ตัน หรือร้อยละ 28.22

ภาพที่ 2.6 ยางยืดสำหรับเย็บผ้า

ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.3.2.3 **ถุงมือยางทางการแพทย์** เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออก รองจาก ยางยานพาหนะ ปี 2549 มีมูลค่า การส่งออก 27,288 ล้านบาท แต่มีการนำเข้าถึง 671 ล้านบาท ถุงมือยางที่ผลิตในประเทศไทย ประกอบด้วยถุงมือตรวจโรค และถุงมือผ่าตัด สำหรับวัตถุประสงค์ทาง ธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ เป็นน้ำยางข้น มีปริมาณการใช้ยางปีละ 57,120 ตัน/ เดือน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ของปริมาณการใช้ยางทั้งหมด



ภาพที่ 2.7 ถุงมือยางพารา

ที่มา [www.google.co.th](http://www.google.co.th) //ผลิตภัณฑ์ยางพารา


2.3.2.4 **รองเท้าและอุปกรณ์กีฬา** รองเท้ายางและพื้นรองเท้า ที่ทำจากยาง ธรรมชาติรวมทั้งอุปกรณ์กีฬาบางชนิด มีส่วนผสมที่เป็นยางธรรมชาติและผลิตในประเทศไทยปี หนึ่งจำนวนไม่น้อย ในปี 2549 ใช้ยางธรรมชาติในการผลิตประมาณ 8,492 ตัน



ภาพที่ 2.8 การนำยางพารามาเป็นส่วนผสมวัสดุการตีลูกของ ไม้ปิงปอง

ที่มา [www.google.co.th](http://www.google.co.th)//ผลิตภัณฑ์ยางพารา


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2.9 รองเท้าแตะยางพารา

ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา)

2.3.2.5 สายพานลำเลียง ใช้งานในการลำเลียงของหนักชนิดต่างๆ มีขนาดตั้งแต่ 2-3 นิ้ว ไปจนถึง 1.5 เมตร ผลิตภัณฑ์ยางกลุ่มนี้มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออก โดยในปี 2549 มีมูลค่าการส่งออก 1,057 ล้านบาท และนำเข้า 1,620 ล้านบาท ในการผลิตสายพานใช้ยางปีละประมาณ 1,318 ตัน เป็นยางแผ่นรมควันชั้น 1,3,5 และยางแท่ง STR XL,20




ภาพที่ 2.10 สายพานลำเลียงในงานเครื่องจักรกล

ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพาราสำหรับงานวิศวกรรม](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพาราสำหรับงานวิศวกรรม)

2.3.2.6 ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำยางชั้น ปี 2549 ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ 364 ตัน ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ มีโรงงานผลิต 12 โรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2.11 พฟองน้ำซับน้ำ

ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา)

2.3.2.7 สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ จะใช้วัสดุจำพวกยางและนำเข้าจากต่างประเทศ ให้ความรู้สึกรในการปฏิบัติงานเหมือนของจริง ยางพาราสามารถนำไปผลิตสื่อการเรียน การฝึกปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเช่นกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพองน้ำ เช่น โมเดลร่างกายมนุษย์, สัตว์, แขนเทียมสำหรับฝึกทางการแพทย์ เป็นต้น



ภาพที่ 2.12 หุ่นจำลองยางพารา

ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2.13 หน้ากากขางพารา  
ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ขางพารา](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ขางพารา)




ภาพที่ 2.14 การ์ตูนขางพารา  
ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ขางพารา](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ขางพารา)

#### 2.3.2.8 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและวิศวกรรม

1) ขางรองคอสสะพาน (Elastomeric Bearings for Bridges) หรือแผ่นขางรองคอสสะพาน (Rubber Bridges Bearings) แบ่งตามชนิดของขางที่ใช้ผลิตเป็น 2 ประเภท คือ ขางรองคอสสะพาน ทำจากขางสังเคราะห์ Polychloroprene, (CR) or Neoprene และทำจากขางธรรมชาติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


(Natural Rubber, NR) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทมีทั้งแบบแผ่นยางล้วน (Plain) และแบบที่มีวัสดุเสริมแรง (Laminated) สำหรับการเลือกใช้ยางตามประเภท ชนิด และแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนด มาตรฐานของผู้ออกแบบหรือผู้ก่อสร้าง



ภาพที่ 2.15 ยางรองคอสะพาน

ที่มา [www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม](http://www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม)

2) แผ่นยางกันน้ำซึม (Water Stop) ทำหน้าที่เหมือนปะเก็นของงานคอนกรีต ใช้ป้องกันการรั่วซึม หรือหลุดตัวของคอนกรีต เพื่อไม่ให้น้ำรั่วซึมหรือไหลผ่านได้ ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น คอนกรีต คานสะพาน อาคารชั้นใต้ดิน คาดฟ้า เป็นต้น รวมทั้งงานก่อสร้างที่โครงสร้างต้องสัมผัสกับน้ำตลอดเวลา เช่น แท็งก์น้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย สระว่ายน้ำ คลองส่งน้ำ เขื่อนและฝาย เป็นต้น



ภาพที่ 2.16 ตัวอย่าง แผ่นยางกันน้ำซึม

ที่มา [www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม](http://www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3) ยางกันชนหรือกันกระแทก (Rubber or Rubber Bumper) ใช้เป็นเครื่องป้องกันการเฉี่ยวหรือการกระแทกของเรือ หรือรถเมื่อเข้าจอดเทียบท่า ใช้วัตถุดิบผลิตได้ทั้งยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์




ภาพที่ 2.17 ตัวอย่างยางกันชนหรือกันกระแทกส่วนรับน้ำหนัก  
ที่มา [www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม](http://www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม)

4) ยางคั่นรอยต่อคอนกรีต (Rubber House For Joint of Rubber Sealant) มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กมีรูกลวงตลอดความยาวใช้อุดรอยต่อค้ำล่างของคอนกรีตของสะพานหรือรอยต่อระหว่างคอสสะพานกับคอดมื่อของสะพานก่อนการหยอดยางมะตอย วัตถุดิบที่ใช้ทั้งผลิตจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ แต่มักมีการกำหนดให้ใช้ยางสังเคราะห์



ภาพที่ 2.18 ยางคั่นรอยต่อคอนกรีต  
ที่มา [www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม](http://www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม)


5) บล็อกยางปูพื้น (Rubber Block) ใช้ปูพื้นแทนอิฐบล็อกคอนกรีต บล็อกยางมีข้อได้เปรียบบล็อกคอนกรีต คือ เบากว่า ผิวมีสปริง ยึดหยุ่นได้ เวลาเดินล้มจึงไม่บาดเจ็บมากและไม่เป็นแผลส่วนใหญ่ผู้มักผลิตจากยางธรรมชาติผสมกับยางรีเคลมธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ปัจจุบันยังไม่ค่อยนิยมใช้ยางบล็อกปูพื้นเพราะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าบล็อกคอนกรีต



ภาพที่ 2.19 บล็อกยางปูพื้น

ที่มา [www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม](http://www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม)

6) แผ่นยางปูอ่างเก็บน้ำ (Rubber Water Confine) เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่สามารถใช้ยางธรรมชาติปูรองสระ เพื่อเก็บกักน้ำบนผิวดินที่เก็บน้ำไม่ได้ เช่น ดินปนทราย ดินลูกรัง โดยมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2529 และสามารถพัฒนาได้กว้างขวาง ได้แก่ ใช้เก็บกักน้ำสำหรับเกษตรกร ใช้งานในสนามกอล์ฟ และรีสอร์ท ใช้ในงานชลประทาน บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ โดยทั่วไปวัสดุคืบที่ใช้ในการปูสระกักเก็บน้ำสามารถใช้เป็นยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ หรือ พลาสติก หรือผ้าใบเคลือบยาง




ภาพที่ 2.20 แผ่นยางปูอ่างเก็บน้ำ

ที่มา [www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม](http://www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


7) ฝายยาง (Rubber Dam) หรือเขื่อนยางส่วนใหญ่ผลิตจากยางสังเคราะห์ แต่ผู้ผลิตให้ความเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เคลือบชั้นนอกของตัวฝายยางด้วยยางสังเคราะห์ และภายในใช้ยางธรรมชาติแต่ความเป็นไปได้นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่ค่อยเป็นที่สนใจของผู้ผลิตภายในประเทศ เพราะมีผู้ใช้จำกัดเพียงกรมชลประทานและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ข้อดีของฝายยางธรรมชาติ คือ สามารถปรับระดับความสูงของฝายได้ตามความเหมาะสมของระดับน้ำ ซึ่งสามารถลดแรงกระแทกของน้ำหลากและช่วยระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมล้นตลิ่ง อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมล้นหน้าฝาย ป้องกันตะกอนทรายตกตะกอนหน้าฝายได้นอกจากนี้ในฝายที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำจะสามารถป้องกันน้ำเค็มรุกค้ำเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่อยู่อาศัย อีกทั้งฝายยางยังทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็มได้ดีกว่าบานประตูระบายน้ำที่ทำด้วยเหล็ก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ศึกษาสูตรผลิตแผ่นฝายยางโดยการใช้ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ EPDM และทดลองติดตั้งฝายยางเมื่อปี 2537



ภาพที่ 2.21 ฝายยาง

ที่มา [www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม](http://www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม)

8) แผ่นยางปูพื้น (Rubber Floor Mat) ส่วนใหญ่ผลิตจากยางธรรมชาติ ใช้ปูพื้นหรือทางเดินบนอาคารโรงงาน สำนักงาน สนามบิน ใช้ได้ทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดเอียง เพื่อป้องกันการลื่น และลดเสียงที่เกิดจากการเดิน หรือการกระแทก




ภาพที่ 2.22 แผ่นยางปูพื้น

ที่มา [www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม](http://www.google.co.th/ช่างพาราในงานวิศวกรรม)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9) การใช้ยางพาราผสมยางมะตอยทำผิวถนน ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งมีความสำคัญและมีการขยายตัวมาก โดยเฉพาะถนนเป็นปัจจัยหลักของการคมนาคมและมักพบปัญหาถนนเกิดการชำรุดเสียหายเร็วกว่าปกติ การปรับปรุงสมบัติของยางมะตอยให้ใช้ในงานทำทางให้ดีขึ้น และถนนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โคนใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอยในอัตราร้อยละ 5 ทำให้ยางมะตอยมีความแข็งแรงมากขึ้น และมีการเกิดร่องลื่นน้อยกว่าการใช้ยางมะตอยปกติ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ



ภาพที่ 2.23 ยางมะตอย

ที่มา [www.google.co.th/ยางพาราในงานวิศวกรรม](http://www.google.co.th/ยางพาราในงานวิศวกรรม)



ภาพที่ 2.24 ยางพาราผสมยางมะตอยทำผิวถนน


ที่มา [www.google.co.th/ยางพาราในงานวิศวกรรม](http://www.google.co.th/ยางพาราในงานวิศวกรรม)

### 2.3.3 ผลิตภัณฑ์ทางด้านสถาปัตยกรรม


ปัจจุบันเกษตรกร สามารถขายผลผลิตในรูปแบบน้ำยางแก่โรงงานได้ โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยตนเอง โดยที่โรงงานอุตสาหกรรมจะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สุขภาพ เช่น เบาะนวดสปา, เบาะโยคะ, เบาะนั่งสมาธิ, ที่นอน และหมอน และ ที่นอนยางพารา เพื่อสุขภาพ



ภาพที่ 2.25 ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราเป็นเบาะนั่งสมาธิ  
ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา)



ภาพที่ 2.26 ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราเป็นหมอน, ที่นอนยางพารา  
ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์ยางพารา)

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้แปรรูปจากยางพารานั้นมีคุณสมบัติสรุปเป็นตัวอย่างได้ดังนี้

1. ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตราย
2. มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงกดทับ
3. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย คຸ້ມຄ່າ
4. ย่อยสลายในง่ายตามขบวนการธรรมชาติ โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม
5. ไม่มีเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อโรคต่างๆ สะสม
6. สามารถถอดทำความสะอาดได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.3.4 ราคาขายดิบในท้องตลาด

ราคาประมูล ตลาดกลางยางพารา วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

ยางแผ่นดิบ	93.06	บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันชั้น 3	96.24	บาท/กก.
น้ำยางสด	92.50	บาท/กก.

ตารางที่ 2.1 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)

9/2/2010 ราคา BAHT / KG

MONTH	RSS 3
MAR 10	99.00
APR 10	98.00
MAY 10	98.90

## 2.4 เปลือกมะพร้าวและการแปรรูป

มะพร้าว เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดี อยู่ในตระกูลปาล์ม เราใช้ประโยชน์จากมะพร้าวได้หลายทาง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิ กะทินำไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระจบาย โคมไฟ ฯลฯ ยอดอ่อนของมะพร้าวนำมาทำอาหารได้ โยมะพร้าวนำไปยัดฟูกหรือนำไปใช้ในการเกษตร กากมะพร้าวบดนำไปหีบหรือต้มเป็นน้ำมันมะพร้าว นำไปใช้ในการปรุงอาหาร หรือนำไปทำเครื่องสำอางก็ได้ นอกจากนี้มะพร้าวจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวง ได้กำหนดให้ปลูกมะพร้าวไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล

### 2.4.1 ลักษณะทั่วไป

มะพร้าว เป็นพืชยืนต้น ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก ผลประกอบด้วย เอพิคาร์ป (Epicarp) คือเปลือกนอก ถัดไปข้างในจะเป็นมีโซคาร์ป (Mesocarp) หรือโยมะพร้าว ถัดไปข้างในเป็นส่วนเอนโดคาร์ป (Endocarp) หรือกะลามะพร้าว ซึ่งจะมีรูสีคล้ำอยู่ 3 รู สำหรับงอก ถัดจากส่วนเอนโดคาร์ปเข้าไปจะเป็นส่วนเอนโดสเปิร์ม หรือที่เราเรียกว่าเนื้อมะพร้าว ภายในมะพร้าวจะมีน้ำมะพร้าว ซึ่งเมื่อมะพร้าวแก่ เอนโดสเปิร์มก็จะดูดเอาน้ำมะพร้าวไปหมด ขณะที่มะพร้าวยังอ่อน ชั้นเอนโดสเปิร์ม (เนื้อมะพร้าว) ภายในผลมีลักษณะบางและอ่อนนุ่ม ภายในมีน้ำมะพร้าว ซึ่งในระยะนี้เรามักชอบเอามะพร้าววางมารับประทานน้ำและเนื้อ เมื่อมะพร้าวแก่ ซึ่งสังเกต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ได้จากการที่เปลือกนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ชั้นเอนโดสเปิร์มก็จะหนาและแข็งขึ้น จนในที่สุดมะพร้าวก็หล่นลงจากต้น

**2.4.1.1 พันธุ์มะพร้าว** จากการศึกษาข้อมูลการดูรายการบันทึกเทปโทรทัศน์กับนอกกะลา ตอน มะพร้าวสารพัดนึก สรุปได้ว่า มะพร้าวในประเทศไทยมีด้วยกัน 2 ชนิดเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ มะพร้าวชนิดพันธุ์ต้นสูง จะมีลำต้นตรง สูงชะลูด โคนต้นมีสะเกอ้วนกลม คุณสมบัติที่สำคัญคือมีเนื้อหาน้ำน้อย เหมาะสำหรับการทำกะทิหรือปรุงอาหาร และ มะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ย ต้นจะตรง เตี้ย คุณสมบัติอื่นโดดเด่นคือ เนื้อบางน้ำเยอะ จึงนิยมปลูกเพื่อทำมะพร้าวน้ำหอมหรือมะพร้าวอ่อนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักกันทั่วไปเมื่อมาเยือนประเทศไทย มะพร้าว 1 ต้นมีส่วนประกอบคือ รากมะพร้าว ลำต้น ยอดมะพร้าว ใบมะพร้าว จั่น และลูกมะพร้าว



ภาพที่ 2.27 ลักษณะทั่วไปของมะพร้าว

ที่มา [www.google.co.th/มะพร้าว](http://www.google.co.th/มะพร้าว)

#### 2.4.2 ประโยชน์

มะพร้าวเป็นพืชตระกูลปาล์มเลี้ยงง่าย โตง่าย ไม่ต้องพรวนดิน ใส่ปุ๋ยหากปลูกในพื้นที่ที่มีฝนตกเกือบทั้งปี เช่นทางภาคใต้ของประเทศไทย ยังไม่ต้องรดน้ำ เติบโตจากรากพุ่งตรงขึ้นฟ้า จะมีส่วนเอนเอียงเล็กน้อยตามแรงลม เก็บลูกกินได้ ตั้งแต่อายุประมาณ 7 ปี ไปจนตลอดชีวิต มะพร้าวสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ในผลมะพร้าวอ่อนจะมีน้ำอยู่ภายใน เรียกว่าน้ำมะพร้าว ใช้เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ได้ เนื่องจากอุดมไปด้วยโพแทสเซียม นอกจากนี้น้ำมะพร้าวยังมีคุณสมบัติปลอดเชื้อโรค น้ำมะพร้าวสามารถนำไปทำวุ้นมะพร้าวได้ โดยการเอีกรดอ่อนเล็กน้อยลงในน้ำมะพร้าว เนื้อในของมะพร้าวแก่ นำไปทำกะทิได้ โดยการขูดเนื้อในเป็นเศษเล็ก ๆ แล้วบีบเอาน้ำกะทิออก กากที่เหลือจากการคั้นกะทิ ยังสามารถนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ได้ ยอดอ่อนของ

มะพร้าว หรือเรียกอีกชื่อว่า หัวใจมะพร้าว (coconut's heart) สามารถนำไปใช้ทำอาหารได้ ซึ่งยอดอ่อนมีราคาแพงมาก เพราะการเก็บยอดอ่อนทำให้ต้นมะพร้าวตาย ใบมะพร้าว นำไปใช้ยัดฟูกทำเสื่อ หรือนำไปใช้ในการเกษตร น้ำมันมะพร้าว ได้จากการบีบหรือคั้นกากมะพร้าวคด นำไปใช้ในการปรุงอาหารหรือนำไปทำเครื่องสำอางก็ได้ และในปัจจุบันยังมีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าวอีกด้วย

กะลามะพร้าว นำไปใช้ทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ กระจุกม ซอฮู้ ฯลฯ ก้านใบหรือหางมะพร้าว ใช้ทำไม้กวาดหางมะพร้าว จันทมะพร้าว (ช่อดอกมะพร้าว) ให้น้ำตาล จาวมะพร้าว ใช้นำมาเป็นอาหารได้ น้ำมันมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวใช้ถ่ายพยาธิได้เปลือกหุ้มรากมะพร้าวใช้รักษาโรคคอติบได้ น้ำมันจากกะลามะพร้าวใช้รักษาโรคผิวหนังได้




#### 2.4.3 สถิติที่น่าสนใจ

สำหรับประเทศไทยปลูกมะพร้าวกันทั่วประเทศ โดยปลูกมะพร้าวมากเป็นอันดับ 6 ของโลก มีผลผลิตปีละประมาณ 1,500,000 ตัน ซึ่งจังหวัดที่ปลูกมากที่สุด คือ ชลบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และชุมพร แต่ผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมมีที่จังหวัดสมุทรสาครมากที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วเป็นส่วนใหญ่

ต่อไปนี้เป็นตารางแสดงถึงสถิติผลผลิตของมะพร้าวใน 10 อันดับ ซึ่งโดยที่ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 6 โดยจากลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยที่ทำให้มะพร้าวเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี

ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงสถิติมะพร้าวจากองค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ








#### สถิติการผลิตมะพร้าว 10 อันดับแรกของโลก (หน่วย:เมตริกตัน)

อันดับ	ประเทศ	ปริมาณ
1	 อินโดนีเซีย	16,300,000.00
2	 ฟิลิปปินส์	14,796,600.00
3	 อินเดีย	9,500,000.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ตารางที่ 2.2 (ต่อ)

## สถิติการผลิตมะพร้าว 10 อันดับแรกของโลก (หน่วย:เมตริกตัน)

อันดับ	ประเทศ	ปริมาณ
4	 บราซิล	3,033,830.00
5	 ศรีลังกา	1,950,000.00
6	 ไทย	1,500,000.00
7	 เม็กซิโก	950,000.00
8	 เวียดนาม	940,000.00
9	 ปาปัวนิวกินี	650,000.00
10	 มาเลเซีย	642,000.00


ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2548 อ้างอิงโดย เว็บไซต์ส่วนสถิติองค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ.

แต่ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับผลผลิต เนื่องจากพื้นที่ในการผลิตลดลงอย่างมาก เพราะเกษตรกรจำนวนมากหันไปปลูกพืชอย่างอื่นแทน เพราะการบริโภคมะพร้าวและการแปรรูปมะพร้าวยังไม่ค่อยกว้างขวางเท่าที่ควร อีกทั้งการใช้มะพร้าวเป็นพลังงานทางเลือกก็ยังไม่แพร่หลาย ทำให้ผลผลิตมะพร้าวตกค้างสต็อกตาม “ล้ง” (คนกลางผู้รวบรวมมะพร้าว) ต่างๆ มีปริมาณสะสมมากจนเกิดปัญหาผลมะพร้าวเริ่มงอกเป็นต้น จำหน่ายไม่ได้ น้ำและเนื้อมะพร้าวที่เก็เก็บต้องถูกทิ้งไปโดยเสียเปล่า ทำให้ปลูกแล้วไม่คุ้มกับต้นทุน ดังนั้นการแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หลายๆ หน่วยงานเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะได้ผลดีที่สุดคือ นอกจากจะต้องกระตุ้นการบริโภค มะพร้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวแล้ว ยังจำเป็นต้องส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก มะพร้าวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม

#### 2.4.4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว

ชิ้นส่วนรถยนต์จากเส้นใยมะพร้าว



ภาพที่ 2.28 การเลือกเส้นใยมะพร้าวไปแปรรูปผลิตภัณฑ์

ที่มา [www.google.co.th/เปลือกมะพร้าว](http://www.google.co.th/เปลือกมะพร้าว)

เปลือกมะพร้าวเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีปริมาณมากในประเทศเขตร้อน เช่น ประเทศ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กานา อินเดีย และศรีลังกา มักถูกเผาหรือปล่อยให้ทับถมกันเป็นขยะกอง พะเนิน ซึ่งหากปล่อยให้ไว้อาจสร้างปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากเปลือกมะพร้าวกักเก็บน้ำได้ทำให้ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่ เป็นสาเหตุของ โรคมลาสเลีย ดังนั้นทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบย์ เลอร์ ( Baylor University) ในมลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา นำทีมวิจัยโดยศาสตราจารย์วอล เตอร์ แบริดลีย์ (Walter Bradley) จึง พัฒนาเทคโนโลยีที่ง่ายและถูกในการเปลี่ยนขยะซึ่งไม่มีมูลค่า ให้กลายเป็นเงิน เพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรสวนมะพร้าวจุดมุ่งหมายของ งานวิจัยนี้คือ นำเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวมาผลิตเป็นชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ เช่น พื้นตัวถัง (bed liners) แผ่นปูพื้น (floorboards) ที่บังแดด (sun visor) และตัวบุผนังด้านข้างประตู (inside door covers) แทนเส้นใยโพลีเมอร์สังเคราะห์ โดยนำเส้นใยมะพร้าวมาผสมรวมกับเส้นใยโพลีโพรพิลีน ก่อนที่จะนำไปอัดเข้าแบบด้วยความร้อน (compression-molded) เพื่อให้ได้รูปร่างตามต้องการ จาก การทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าวัสดุเชิงประกอบจากใยมะพร้าวนี้สามารถ รับมือกับข้อกำหนด ของการทดสอบตามอุตสาหกรรมได้ ทั้งนี้เพราะเส้นใยมะพร้าวมีสมบัติความแข็งแรง ความแข็งตึง และความเหนียวดี ติดไฟได้ไม่ติดนักและไม่มีควันพิษออกมา ซึ่งการทดสอบนี้สำคัญมากหากจะ


นำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้เส้นใยมะพร้าวยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย รถยนต์ที่ผลิตจากเส้นใยมะพร้าวมาใช้ในช่วง ฤดูร้อนนี้

นอกจากนี้ ยังมีเอกสารรับรองเพื่อแสดงต่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ว่า ชิ้นส่วนที่ทำจากมะพร้าวมีสมรรถนะดีพอหรือดีกว่าสิ่งที่กำลังใช้ในปัจุบัน แคร์รี่ ฮอปป์ส (Carey Hobbs) ประธานบริษัท Hobbs Bonded Fibers เชื่อมั่นว่าวัสดุเชิงประกอบจากใยมะพร้าวจะสามารถใช้ทดแทนวัสดุบางชิ้นที่ ใช้ในรถยนต์ปัจจุบันได้ อีกทั้งราคายังถูกกว่าเส้นใยที่มาจากปิโตรเลียมส่งผลให้รถยนต์ที่ผลิตจาก ชิ้นส่วนนี้มีราคาถูกลงด้วย ซึ่งทำที่สุคราคาที่ถูกลงก็จะส่งผ่านไปถึงผู้บริโภค ส่วนสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายถึง ดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเอาขยะมาใช้ ดีต่อผู้บริโภค ไม่มีควันพิษขณะไหม้ไฟ และดีกับเกษตรกรผู้ยากจนช่วยเพิ่มรายได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าวัสดุเชิงประกอบใยมะพร้าวนี้ส่งผลดีต่อทุกคน



ภาพที่ 2.29 ที่นอนใยมะพร้าว


ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์จากใยมะพร้าว](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์จากใยมะพร้าว)



ภาพที่ 2.30 พรมเช็ดเท้าใยมะพร้าว


ที่มา [www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์จากใยมะพร้าว](http://www.google.co.th/ผลิตภัณฑ์จากใยมะพร้าว)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2.31 แปรงใยมะพร้าว

ที่มาจาก [www.google.co.th/](http://www.google.co.th/)/ผลิตภัณฑ์จากใยมะพร้าว



ภาพที่ 2.32 ไม้กวาดใยมะพร้าว

ที่มาจาก [www.google.co.th/](http://www.google.co.th/)/ผลิตภัณฑ์จากใยมะพร้าว

2.4.5 ส่วนประกอบของเปลือกมะพร้าว

เมื่อทำการย่อยส่วนของเปลือกมะพร้าวทั้งสดและแห้ง ก็จะประกอบไปด้วย ขุย และใยมะพร้าว ดังภาพประกอบ



ภาพที่ 2.33 เปลือกมะพร้าว ใยมะพร้าว และ ขุยมะพร้าว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 2.4.6 แนวทางการแปรรูปจากเปลือกมะพร้าว

ทำที่นอนสุขภาพ เตียงนอน โรงพยาบาล เป็นส่วนผสมของไม้อัด ใช้คลุมพีชผัก ทำพรม เช็ดเท้า ไม้กวาดไยมะพร้าว การผลิตพรมไยมะพร้าว ไยเปลือกมะพร้าว หรือกากมะพร้าว ถูกนำมา ทำพรมเช็ดเท้า ซึ่งสามารถดูดซับน้ำ และมีความเหนียวซึ่งช่วยในการจัดตั้งสปริงพรมเช็ดเท้าทำ จากไยมะพร้าว ขั้นตอนการทำพรมไยมะพร้าว กากมะพร้าวมากมายถูกหักทอให้เป็นด้ายยาว และ พันไว้บนหลอดด้ายขนาดใหญ่ ด้ายจากหลอดจะถูกป้อนให้แก่เครื่องผลิตพรมโดยใช้มะพร้าวถึง 6 ลูกต่อพรมไยมะพร้าว 1 ผืน

### 2.5 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (GREEN DESIGN)

#### 2.5.1 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม หลักการของ EcoDesign

EcoDesign หมายถึง วิธีการออกแบบอย่างครบวงจรเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการซึ่งมีความหมายรวมถึง การวิเคราะห์สมรรถนะ ทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การจัดการซากที่หมดอายุ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆเช่น ต้นทุน การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นต้น นักวิชาการการออกแบบ ผลิตภัณฑ์มีความเห็นโดยพ้องกันว่า แม้ว่าต้นทุนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางตรงจะมีเพียง 5-13% ของต้นทุนผลิตภัณฑ์รวม แต่ผลสืบเนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นผู้กำหนด โครงสร้างต้นทุนถึง 60-80 %ฉะนั้นการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ก็ เช่นกัน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทมากที่สุดควรเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ หลักการพื้นฐานของการทำ EcoDesign คือการประยุกต์หลักการของ 4R ในทุกช่วงของ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้ ได้แก่ ช่วง การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Planning Phase) ช่วงการออกแบบ (Design phase) ช่วงการผลิต (Manufacturing phase) ช่วงการนำไปใช้ (Usage phase) และช่วงการทำลายหลังการใช้เสร็จ (Disposal phase) สำหรับหลักการของ 4R ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมา ใช้ใหม่ (Recycle) และ การซ่อมบำรุง (Repair) ซึ่งทั้ง 4R จะมีความสัมพันธ์ กับแต่ละช่วงของวงจร ชีวิตผลิตภัณฑ์

**การลด (Reduce)** หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรในช่วงต่าง ของวงจรชีวิต ซึ่งสามารถ เกิดได้ในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยมากจะพบในช่วงการออกแบบ ช่วงการผลิต และ การนำไปใช้ อาทิเช่น การลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ การออกแบบเพื่อลดอัตราการใช้ วัสดุดิบในกระบวนการผลิต การออกแบบเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และ การออกแบบเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**การใช้ซ้ำ (Reuse)** หมายถึง การนำผลิตภัณฑ์หรือ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านช่วงการนำไปใช้เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงของการทำลาย กลับมาใช้ใหม่ ทั้งที่เป็นการใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ตาม ได้แก่ การออกแบบเพื่อการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Design for Reuse) เช่นการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกันได้ เมื่อรุ่นแรกหยุดการผลิตแล้วยังสามารถเก็บคืนและนำบางชิ้นส่วนมาใช้ในการผลิตรุ่นต่อไปได้ เป็นต้น

**การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)** หมายถึง การนำผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงของการทำลาย มาผ่านกระบวนการแล้ว นำกลับในใช้ใหม่ตั้งแต่ช่วงของการวางแผนการออกแบบ หรือ แม้แต่ช่วงของการผลิต ได้แก่ การออกแบบให้ถอดประกอบได้ง่าย (Design for Disassembly) การออกแบบเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ (Design for Recycle) เช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุคืบพลาสติกหรือ กระจกที่ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

**การซ่อมบำรุง (Repair)** หมายถึง การออกแบบให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง ทั้งนี้มีแนวคิดที่ว่า หากผลิตภัณฑ์สามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายจะเป็นการยืดอายุช่วงชีวิตของการใช้งาน (Extended Usage Life) ซึ่งทำยที่สุดสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ การซ่อมบำรุงนี้เกิดภายในช่วงชีวิตของการใช้งานเท่านั้น แตกต่างจากการใช้ซ้ำ (Reuse) ซึ่งเป็นการนำชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่เสร็จจากช่วงการใช้งานแล้วมาใช้อีกครั้ง การซ่อมบำรุงนี้ได้แก่ การออกแบบให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง (Design for serviceability / Design for maintainability) เช่นการออกแบบให้เปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย เป็นต้น

## 2.6 มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง

### 2.6.1 ทดสอบสมบัติเชิงกล

ตารางที่ 2.3 ตารางการทดสอบคุณสมบัติเชิงกล

เครื่องมือทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ	ขนาดชิ้นงาน
สมบัติการรับแรงดึง (tensile, strength, elongation, modulus)	ISO 37 ASTM D 412	รูป dumbbell : type I รูป dumbbell : die C
สมบัติการรับแรงกดอัด (Compressive properties)	ISO 7743 ASTM D 575	ทรงกระบอก; เส้นผ่านกลาง 29 มม. สูง 12.5 มม. ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 28.6 มม. สูง 12.5 มม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.3 (ต่อ)

เครื่องมือทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ	ขนาดชิ้นงาน
ความทนทานต่อการฉีกขาด (tear strength)	ISO 34-1 ASTM D 624	รูปทรง die : crescent รูปทรง die : B
ความแข็ง (Shore A, Shore D hardness)	ISO 7619-1 ASTM D 2240	ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 mm ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 mm
การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (compression set)	ASTM D 395	ทรงกระบอก; เส้นผ่านกลาง 29 มม. สูง 12.5 มม. หรือทรงทรงกระบอกเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 13 มม. สูง 6 มม
ความต้านทานต่อการขีดถู (abrasion resistance) -DIN abrasion	ASTM D 5936  ISO 4649  BS 903 :Part A9 (Method A)	ทรงกระบอก; เส้นผ่านกลาง 16 มม. สูง 6 มม. ทรงกระบอก; เส้นผ่านกลาง 16 มม. สูง 6 มม. ทรงกระบอก; เส้นผ่านกลาง 16 มม. สูง 6 มม.
-AKRON ABRASION	BS 903 :Part A9 (Method B)	ทรงกระบอก; เส้นผ่านกลางภายนอก 63.5 มม. ทรงกระบอก; เส้นผ่านกลาง 12.7 มม. หนา 12.5 มม.
การกระเด็นกระดอน (rebound resilience)	BS 903 :Part A8	กว้าง 8 มม. ยาว 40 มม. หนา 4 มม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.7 กรรมวิธีการผลิตอัตราส่วนผสมน้ำยาพาราและเปลือกมะพร้าว

ในการศึกษากรรมวิธีการผลิตจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ควบคู่ด้วย โดยการวิจัยนี้ได้เรื่องลำดับขั้นตอน ดังนี้

### 2.7.1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบทั่วไป โดยเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักออกแบบจะต้องพิจารณาด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) หน้าที่ใช้สอย (Function) การออกแบบเหมาะสมกับการใช้งานสามารถทำหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์จะต้องเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
- 2) ความปลอดภัย (Safety) ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องด้วย ความปลอดภัยทั้งการใช้งานและหลังการใช้งาน ไม่สร้างมลพิษให้กับสังคมโลก นักออกแบบต้องคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและไม่ทำให้เกิดความเสียหายโดยรวม เพราะทุกวันนี้ นักออกแบบบางครั้งเกิดความรู้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะเกิดการแข่งขันสูง มองผลประโยชน์มากกว่าความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 3) ความแข็งแรง ทนทาน (Durability) ต้องสนองต่อหน้าที่ได้เป็นเวลานานตามที่กำหนดไว้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ คือ สิ่งที่สร้างต้องแข็งแรง ทนทาน ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้ที่ดี
- 4) วัสดุ (Material) ต้องเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานมีความทนทานและประหยัด ซึ่งแต่ละชนิดมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานต่างกัน
- 5) ความประหยัด (Economic) สามารถที่จะผลิตได้ในระบบเศรษฐศาสตร์ หมายความว่า จะต้องใช้วัสดุอย่างประหยัดและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานโดยที่ราคาไม่แพง โดยจะเป็นการสูญเสียเปลืองที่จะนำสิ่งของให้มีความทนทานมากกว่าหน้าที่ของตัวเอง ความต้องการของงานทางด้านการประหยัดนั้นต้องการวัสดุที่หาง่าย ผลิตได้ง่ายและสามารถถอดประกอบเข้าด้วยกันได้
- 6) โครงสร้าง (Construction) วิธีการทำโครงสร้างของผลิตภัณฑ์นั้นควรทำให้เหมาะสมกับงาน มีความทนทาน ประหยัดและใช้วัสดุที่เหมาะสม และการออกแบบนี้เป็นอมตะที่เรารู้จักการเลือกใช้วิธีง่ายๆ ในการทำให้มีความเหมาะสมกว่าวิธีการยุ่งยาก และควรจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมแก่วัสดุที่ใช้ด้วย
- 7) ความสะดวกสบายในการใช้งาน (Ergonomic) หมายถึง ต้องคำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้งาน ขนาดความสูง การออกแบบที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8) ความสวยงาม (Aesthetic) เมื่อมีรูปร่างและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ขนาดความสูง กว้าง ยาว และขีดจำกัดของประกอบการออกแบบ เช่น ความสะดวกของสัดส่วนมนุษย์กับการใช้งาน การหยิบจับที่คล่องแคล่ว

9) มีลักษณะเฉพาะ (Personality) การมีลักษณะเฉพาะจะมีความรู้สึกกับนักออกแบบที่ได้ทำการศึกษาในการออกแบบข้อมูลอย่างจริงจัง ทำให้เกิดความน่าจดจำของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

10) กรรมวิธีการผลิต (Production) เมื่อทำการออกแบบแล้ว สามารถจะทำการผลิตได้ง่าย มีความเป็นไปได้ในกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับชนิดของผลิตภัณฑ์

### 2.7.2 การทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคน

การทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนโดยทั่วไปจะใช้แบบถลกหนังเดียวการทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนจะต้องใช้ชนิดและเบอร์ยางซิลิโคนให้ถูกต้องกับชิ้นงาน ถ้าใช้ยางซิลิโคนไม่ถูกต้องและใช้ส่วนผสมไม่ถูกต้องจะเกิดปัญหาตามมามากมาย การทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนได้แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. การทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคน
2. การหล่อโพสิทีฟเรซิน

#### 2.7.2.1 การทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคน

การผสมยางซิลิโคนทำแม่พิมพ์ ต้องผสมให้ยางซิลิโคนไม่แข็งตัวเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ถ้ายางซิลิโคนแข็งตัวเร็วเกินไปจะทาบต้นแม่พิมพ์ไม่ทัน ยางซิลิโคนก็จะแห้งก่อน ถ้าผสมยางซิลิโคนให้แข็งตัวช้าเกินไป ก็จะไหลลงข้างต้นแบบต้องเสียเวลาตัดยางซิลิโคนไปทาบต้นแบบ ดังนั้นควรผสมให้แข็งตัวพอดีกับชิ้นงานและผสมยางซิลิโคนให้เหมาะสม การผสมยางซิลิโคนต้องผสมให้ถูกต้องตามอัตราส่วน ถ้าหากผสมผิดสูตรปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือ ยางซิลิโคนจะไม่แข็งตัวหรือคนยางซิลิโคนมากเกินไป ก็จะมีฟองอากาศจะเป็นปัญหากับชิ้นงานเพราะจะมีฟองอากาศตามมาด้วย ควรทาบยางซิลิโคนให้ทั่วต้นแบบหรือเทยางซิลิโคนจากจุดสูงสุดของชิ้นงานปล่อยให้ยางซิลิโคนไหลลงต่ำสุดให้ตัดยางซิลิโคนที่ไหลขึ้นไปบนจุดสูงสุดหลายๆครั้ง จนกว่ายางซิลิโคนจะเรียบแข็งตัวจึงหยุดตัดยางซิลิโคน ต้องผสมให้ยางซิลิโคนแข็งตัวช้าๆจะทำให้แม่พิมพ์สวยงามไม่มีฟองอากาศ ถ้ามีฟองอากาศให้ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มฟองอากาศให้ฟองอากาศแตกยางซิลิโคนจะไหลมารวมกัน เมื่อยางซิลิโคนเริ่มแข็งตัวแล้วให้มือแตะยางซิลิโคนที่เหลือดัดกระป๋องหรือแตะตรงข้างๆปลายสุดของยางซิลิโคนตรวจดูว่ายางซิลิโคนแข็งตัวดีหรือยัง ถ้ายังไม่แข็งตัวก็ให้รออีกสักหนึ่งชั่วโมงหรือเอาไปตากแดดเพื่อเร่งให้ยางซิลิโคนแข็งตัวเร็วขึ้น ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรเอาไปตากแดดควรปล่อยให้แข็งตัวตามเวลาจะดีกว่า อัตราส่วนผสมยางซิลิโคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 2-5 เปอร์เซ็นต์ ยางซิลิโคนประมาณ 25-30 กรัม ใช้ตัวทำแข็งประมาณ 12-20 หยด ทำตัวแข็งใช้ 12 หยดจะแข็งประมาณ 4-24 ชั่วโมง แต่สามารถเร่งตัวทำแข็งให้ยางซิลิโคนแข็งเร็วขึ้นได้โดยคุณด้วยเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สองของจำนวนหยด ยางชิลิโคนไม่ควรผสมเกิน 200-300 กรัม ถ้ามือใหม่ให้ผสมทีละน้อยเพราะยางชิลิโคนจะแข็งตัวก่อน แต่ถ้าชำนาญแล้วไม่มีปัญหาผสมทีละมากาก็ได้

### 2.7.2.2 การหล่อโพลีเอสเตอร์เรซิน

ใช้โพลีเอสเตอร์เรซินตามเบอร์ที่ต้องการ โดยเทลงในกระป๋องผสมส่วนผสมตามสูตร เมื่อเตรียมโพลีเอสเตอร์เรซินไว้หลังยังไม่ต้องผสมตัวทำแข็ง จนกว่าจะเหลวในแม่แบบยางชิลิโคนที่เตรียมเอาไว้พร้อมเท จึงจะใส่ตัวทำแข็งจนกว่าจะเหลวในแม่แบบยางชิลิโคนที่เตรียมเอาไว้พร้อมเทจึงจะใส่ตัวทำแข็งเรซินประมาณ 30-40 กรัม หยดตัวทำแข็งประมาณ 15-30 หยด คนให้เข้ากันแล้วจึงเทในแม่แบบยางชิลิโคนแล้วให้โพลีเอสเตอร์เรซินแข็งตัวจึงถอดงานออกจากแม่แบบยางชิลิโคน

#### ส่วนผสมยางชิลิโคน

##### น้ำหนักยางชิลิโคน

30 กรัม

50 กรัม

100 กรัม

200 กรัม

300 กรัม

600 กรัม

##### ตัวทำแข็ง

(ประมาณ 1 ชีชี)

(ประมาณ 2 ชีชี)

(ประมาณ 4 ชีชี)

(ประมาณ 8 ชีชี)

(ประมาณ 12 ชีชี)

(ประมาณ 24 ชีชี)

สัดส่วน 2-5 % ของน้ำยางชิลิโคน ถ้าใช้ตัวทำแข็งน้อย ยางชิลิโคนจะแข็งตัวช้า แต่จะไหลเข้าทุกๆ จุดของต้นแบบได้ชัดเจนดี ถ้าผสมตัวทำแข็งมากตามต้องการ แล้วควบน้ทักเอาไว้เป็นข้อมูลต่อไป

### 2.7.2.3 การแว็กซ์

มีความสะดวกและรวดเร็วเพราะไม่ต้องใช้เวลานาน หากมีเบ้าอยู่แล้ว เป็นลักษณะการพึ่งพาความร้อนในการรวมตัวเกาะติดกับแบบ ไช (WAXES) จะมีความคล้ายคลึงกับไตรเอซิลกลีเซอรอล (Triacylglycerol) ทั้งในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติ โดยที่ไชก็คือเอสเทอร์ของกรดไขมันกับแอลกอฮอล์เช่นกัน แต่ในกรณีนี้จะเป็นโมโนไฮดรอกซีแอลกอฮอล์ ทั้งกรดไขมันและแอลกอฮอล์ของไชก็จะมีสายไฮโดรคาร์บอนที่ยาวด้วยกันทั้งคู่สูตรทั่วไปของไชคือ  $O||R - O - C - R$  โดยที่ R และ R คือไฮโดรคาร์บอนสายยาวไชของไบไม้จะพบตามไบและลำต้นของพืช และจะทำหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ำและความชื้นออกจากพืช ไชพวกนี้จะประกอบด้วยเอสเทอร์ของกรดไขมัน และแอลกอฮอล์ชนิดที่ต่างก็มีคาร์บอนอยู่ระหว่าง 16-34 อะตอม ไชคาร์นูบา

(Carnauba Wax) ซึ่งเคลือบอยู่ตามใบของต้นปาล์มคาร์นูบา (Carnauba) ที่พบในประเทศบราซิล เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นั้นส่วนใหญ่จะเป็น Myricyl Cerotate ( $C_{25}H_{51}CO_2C_{30}H_{61}$ ) ส่วนไขจากผึ้ง(Bees Wax)จะมี Myricyl palmitate ( $C_{15}H_{31}CO_2C_{30}H_{61}$ ) เป็นส่วนใหญ่ ไขโดยทั่วไปแล้ว จะมีความแข็งและเปราะมากกว่าไขมันแต่จะมีความลื่นน้อยกว่าไขมัน ไขถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ใช้ในการทำยาขัด (Polishes) เครื่องสำอาง และใช้ในการเตรียมสารเภสัชกรรมอื่นๆ อีกหลายด้าน


## 2.8 การทดลองอัตราส่วนน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

### 2.8.1 อัตราส่วนผสมน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

วิธีผสมอัตราส่วนน้ำยางพารากับเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว

จากการศึกษากรรมวิธีการผลิตการทำยางแผ่น การหล่อพิมพ์ซีลิกอน การเวกซ์ โดยทั้ง 3 วิธีการนั้นจะต้องมีการผสมส่วนผสมของวัสดุตามอัตราส่วนที่กำหนด โดยวิธีการผสมของงานวิจัยนี้ได้จากการนำอัตราส่วนมาผสมให้เข้ากันของส่วนต่างๆ ในเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว ได้แก่ โยมะพร้าว ขุยมะพร้าว ขุยผสมโยมะพร้าว กำหนดอัตราส่วนน้ำยางพาราต่อเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว ส่วนต่างๆ โดยมีวิธีการสับย่อยเปลือกมะพร้าวให้ละเอียดเพื่อแยกส่วนของขุยและใย ทดลองแบบชนิดหนึ่งและสัด จากข้อมูลเบื้องต้น ได้กำหนดส่วนผสมของเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว แต่ละชนิดออก 3 อัตราส่วน โดยการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่ง วิธีการทดลอง และอัตราส่วนผสม ตามตารางดังต่อไปนี้

### 2.8.2 ขั้นตอนการผลิตขึ้นรูป




ภาพที่ 2.34 แผนผังขั้นตอนการผลิตอัตราส่วนน้ำยางพาราเพื่อทำการผลิตขึ้นรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.8.3 การทำวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

2.8.3.1 การกำหนดอัตราส่วนของน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว เลือกในส่วน  
ของเปลือกมะพร้าวอ่อนตรงเปลือกเนื้อขาวเพราะมัน สามารถฉีกแยกจากส่วนแข็งของสีเขียวเปลือก  
ชั้นนอกได้ง่าย โดยกำหนดออกเป็น 2 สูตรอย่าง 3 อัตราส่วนดังนี้



ภาพที่ 2.35 เปลือกมะพร้าวสด

#### 1. เปลือกมะพร้าวชนิดสด ทำการทดลองอย่างละ 3 อัตราส่วน ดังนี้

น้ำยางพารา:เส้นใยมะพร้าว	1:2 ,1:4 , 1:6
น้ำยางพารา:ขุยใยมะพร้าว	1:2, 1:4 , 1:6
น้ำยางพารา:เส้นใยและขุยมะพร้าว	1:2 , 1:4 , 1:6



ภาพที่ 2.36 ขุยมะพร้าวผสมใยชนิดแห้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2. เปลือกมะพร้าวชนิดแห้ง ทำการทดลองอย่างละ 3 อัตราส่วน ดังนี้

น้ำยางพารา:เส้นใยมะพร้าว	1:2 , 1:4 , 1:6
น้ำยางพารา:ขุยใยมะพร้าว	1:2 , 1:4 , 1:6
น้ำยางพารา:เส้นใยและขุยมะพร้าว	1:2 , 1:4 , 1:6

2.8.3.2 การฉีกเปลือกมะพร้าว เพื่อนำไปย่อยให้มีความละเอียด โดยเลือกฉีกส่วนเปลือกด้านในสีขาวเนื่องจากมีความนิ่มสามารถฉีกได้ง่าย ส่วนชนิดเปลือกมะพร้าวแห้งก็เช่นกัน ฉีกตอนที่เปลือกยังมีความสดอยู่และทำการย่อยพร้อมกัน แบ่งส่วนเพื่อนำไปตากแดดให้แห้ง ส่วนชนิดสกัดไว้แยกเป็นใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว ขึ้นต่อไป



ภาพที่ 2.37 การฉีกเปลือกมะพร้าวส่วนเปลือกใน

### 2.8.3.3 นำเปลือกมะพร้าวสดสีขาวที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่รถหิน



ภาพที่ 2.38 เปลือกมะพร้าวเริ่มมีปฏิกิริยากับอากาศเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้นจากเดิมสีขาว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.8.3.4 นำเปลือกมะพร้าวสดสีขาวที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆใส่ครกหินตำให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยแบ่งส่วนตำเพราะจะทำให้ละเอียดง่ายต่อการแยกเส้นใยออกจากขุยมะพร้าว



ภาพที่ 2.39 ตำเปลือกมะพร้าวให้ละเอียดโดยคูความละเอียดด้วยสายตา

2.8.3.5 ตำเปลือกมะพร้าวที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยกะจากวชยคาวว่าสามารถแยกส่วนของเส้นใยและขุยได้



ภาพที่ 2.40 เปลือกมะพร้าวที่ตำแล้วจะมีน้ำผสมอยู่มีความชื้น

2.8.3.6 เปลือกมะพร้าวที่ตำละเอียดแล้วจะสามารถแยกส่วนของเส้นใยและขุยได้ง่าย



ภาพที่ 2.41 แยกเส้นใยและขุยมะพร้าวออกจากกันเมื่อได้ความละเอียดจากการตำ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.8.3.7 เมื่อได้เปลือกมะพร้าวที่ตำละเอียดแล้ว นำมาแบ่งเป็นชิ้นส่วนขนาด  
สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าๆกัน และจับให้เส้นใยมีการเกาะกุมกัน ส่วนเหลือเมื่อแห้งค่อยใช้กรรไกรตัดทิ้ง



ภาพที่ 2.42 ตัวอย่างชิ้นส่วน ใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว เส้นใยและขุยมะพร้าว


2.8.3.8 เส้นใยที่ได้จะมีขนาดยาวประมาณ 3-6 ซม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการฉีกใน  
ขั้นตอนแรก และการสับเพื่อปลอกเปลือกของผลมะพร้าวที่ได้มาจากส่วนเหลือด้วยเช่นกัน



ภาพที่ 2.43 เส้นใยมะพร้าวจากการแยกออกจากขุย

2.8.3.9 ขุยมะพร้าวที่แยกจากเส้นใย มีลักษณะชุ่มน้ำ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
เพื่อนำไปตากแห้งอีกส่วน มีการเกาะตัวกันพอสมควร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 2.44 ขุยมะพร้าว

2.8.3.10 เส้นใยและขุยมะพร้าวที่แยกจากเส้นใย มีลักษณะชุ่มน้ำ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เช่นกัน เพื่อนำไปตากแห้งอีกส่วน มีการเกาะตัวกันอย่างคงที่เนื่องจากมีเส้นใยผสม




ภาพ 2.45 ใยและขุยมะพร้าว

2.8.3.11 การเตรียมอัตราส่วนของน้ำยางพารากับใยและขุยมะพร้าว



ภาพที่ 2.46 อัตราส่วนของน้ำยางพาราและเส้นใยผสมขุยมะพร้าว 1:2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2.47 อัตราส่วนของน้ำยางพาราและเส้นใยผสมขุมมะพร้าว 1:2, 1:4, 1:6



ภาพที่ 2.48 อัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมงอุณหภูมิห้อง

#### 2.8.4 คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

ตารางที่ 2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว	สีน้ำตาลทอง	-	เป็นรูปแบบเส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ตามแม่พิมพ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและ  
เปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาลเข้ม และน้ำตาลไหม้	มีกลิ่นฉุน	ค่อนข้างเรียบ	มาก	เมื่อขึ้นงานเซตตัวแล้วมีความหดตัวมากที่สุด ขึ้นงานจะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม

ตารางที่ 2.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว	สีน้ำตาล	มีกลิ่นฉุน	ขรุขระตามเนื้อของเส้นใยและขุยมะพร้าว	ปานกลาง	การเกาะตัวของขุยมะพร้าวแน่นขึ้นกับอัตราส่วนผสมและการซึมซับน้ำยางพารา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพยางพาราวัลสคูน้ำและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว	สีน้ำตาลทอง	-	เป็นรูปแบบเส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ตามแม่พิมพ์เซตตัวได้เร็วกว่า อัตราส่วน 1:2

ตารางที่ 2.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัลสคูน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาลเข้มและน้ำตาลไหม้	เล็กน้อย	ค่อนข้างเรียบ	มาก	ขุยมะพร้าวจะปรับตัวให้เนื้อเข้ากับน้ำยางพาราและให้เวลาเซตตัวได้เร็วกว่า อัตราส่วน 1:2

ตารางที่ 2.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยและขุย	สีน้ำตาล	เล็กน้อย	ขรุขระตามเนื้อของเส้นใยและขุย	ปานกลาง	การเกาะตัวของขุยมะพร้าวนั้นขึ้นกับอัตราส่วนผสมและการซึมซับน้ำยางพาราก่อนข้างเกาะตัวได้น้อยกว่าอัตราส่วน 1:2

ตารางที่ 2.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว	สีน้ำตาลทอง	-	เป็นรูปแบบเส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ตามแม่พิมพ์ เซตตัวได้เร็วกว่า อัตราส่วน 1:4 แต่การเกาะตัวกันนั้นไม่ค่อยดีเนื่องจากอัตราส่วนของเส้นใยมากเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาลเข้มและน้ำตาลไหม้	เล็กน้อย	ค่อนข้างเรียบ	มาก	ขุยมะพร้าวจะปรับตัวให้เนื้อเข้ากับยางพาราและให้เวลาเซตตัวได้เร็วกว่าอัตราส่วน 1:4 การเกาะตัวของค่อนข้างหลุดร่อน

ตารางที่ 2.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยและขุย	สีน้ำตาล	เล็กน้อย	ขรุขระตามเนื้อของเส้นใยและขุย	ปานกลาง	การเกาะตัวของขุยมะพร้าวกับยางพารา น้อยมาก

ตารางที่ 2.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและ  
เปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใย มะพร้าว	สีน้ำตาลทอง	-	เป็นรูปแบบเส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ ตามแม่พิมพ์

ตารางที่ 2.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและ  
เปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาล เข้ม	-	ค่อนข้างเรียบ	มาก	เมื่อขึ้นงานเซตตัว แล้วมีความหดตัว มากที่สุด ขึ้นงาน จะมีขนาดที่เล็กลง กว่าเดิม

ตารางที่ 2.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและ  
เปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใย และขุย	สีน้ำตาล	-	ขรุขระตาม เนื้อของเส้น ใยและขุย	ปานกลาง	การเกาะตัวของขุย มะพร้าวนั้นขึ้นกับ อัตราการผลิตและ การซึมซับยางพารา

ตารางที่ 2.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและ  
เปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว	สีน้ำตาล ทอง	-	เป็นรูปแบบ เส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ ตามแม่พิมพ์ เซตตัวได้เร็ว กว่า อัตราส่วน 1:2

ตารางที่ 2.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและ  
เปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาลเข้ม	-	ค่อนข้างเรียบ	มาก	ขุยมะพร้าวจะปรับตัวให้เนื้อเข้ากับยางพาราและให้เวลาเซตตัวได้เร็วกว่าอัตราส่วน 1:2

ตารางที่ 2.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและ  
เปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยและขุย	สีน้ำตาล	-	ขรุขระตามเนื้อของเส้นใยและขุย	ปานกลาง	การเกาะตัวของขุยมะพร้าวนั้นขึ้นกับอัตราส่วนผสมและการซึมซับยางพาราค่อนข้างเกาะตัวได้น้อยกว่าอัตราส่วน 1:2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว	สีน้ำตาลทอง	-	เป็นรูปแบบเส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ตามแม่พิมพ์เซตตัวได้เร็วกว่า อัตราส่วน 1:4 แต่การเกาะตัวกันนั้นไม่ค่อยดีเนื่องจากอัตราส่วนของเส้นใยมากเกินไป

ตารางที่ 2.20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาลเข้ม	-	ค่อนข้างเรียบ	มาก	ขุยมะพร้าวจะปรับตัวให้เนื้อเข้ากับยางพาราและให้เวลาเซตตัวได้เร็วกว่า อัตราส่วน 1:4 การเกาะตัวจะค่อนข้างหลุดร่อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใย และขุย	สีน้ำตาล	-	ขรุขระตาม เนื้อของเส้น ใยและขุย	ปานกลาง	การเกาะตัวของ ขุยมะพร้าวกับ ยางพาราน้อยมาก

ในการทดลองอัตราส่วนผสมทั้ง 2 ชนิด ระหว่างน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด น้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้ง ทั้งหมดอย่างละ 9 อัตราส่วน รวม 18 ชิ้นงาน นั้นจากตารางเปรียบเทียบเห็นได้ว่า มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยที่เปลือกมะพร้าวชนิดแห้งจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่า ทั้ง เรื่อง กลิ่น การเซตตัว และสีของชิ้นงานที่ได้จากชนิดแห้ง จะมีสีที่อ่อนกว่า สังเกตได้จากภาพดังต่อไปนี้




ภาพที่ 2.49 น้ำยางพาราผสมเส้นใยมะพร้าวชนิดแห้ง (ขวา) ชนิดสด (ซ้าย)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 2.50 น้ํายางพาราผสม ขุยมะพร้าว ชนิดสด



ภาพที่ 2.51 น้ํายางพาราผสมเส้นใยและขุยมะพร้าว ชนิดสด อัตราส่วน 1:2 ,1:4 ,1:6



ภาพที่ 2.52 น้ํายางพาราผสมเส้นใยและขุยมะพร้าวชนิดแห้ง (ขวา) ชนิดสด (ซ้าย)



ภาพที่ 2.53 น้ํายางพาราผสมเส้นใยและขุยมะพร้าวชนิดแห้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุพัทธรา ณ สงขลา. (2549:บทคัดย่อ)

ศึกษาเรื่อง การเตรียมยางธรรมชาติด้านเชื้อราเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์รองเท้า ผลการวิจัยพบว่า การเตรียมยางธรรมชาติด้านเชื้อราในสถานะสารละลายและโดยสถานะหลอม เริ่มด้วยการเตรียมสารด้านเชื้อรา (N-carbamylmaleimide) นำสารที่ได้กราฟต์บนโมเลกุลยางธรรมชาติ การเตรียมยางธรรมชาติด้านเชื้อราแบบสารละลายโดย ใช้เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เป็นตัวริเริ่มและทูลออินเป็นตัวทำละลาย พบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือ ปริมาณ N-carbamylmaleimide 10 ส่วนต่อยาง 100 ส่วน ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 80 0C เวลาในการทำปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง ส่วนการเตรียมยางธรรมชาติด้านเชื้อราโดยสถานะหลอม สภาวะที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 130 0C ในเวลา 8 นาที และใช้ปริมาณสาร N-carbamylmaleimide 8 ส่วนต่อยาง 100 ส่วน นำยางธรรมชาติด้านเชื้อรามาเบลนดกับยางธรรมชาติที่อัตราส่วน 20/80, 40/60, 60/40 และ 80/20 โดยน้ำหนัก เบลนดในเครื่องบราเวนเดอร์พลาสติกอร์เดอร์ แล้วนำมาทดสอบสมบัติในการด้านเชื้อรา พบว่าระยะเวลา 90 วัน ยางธรรมชาติด้านเชื้อรา และยางเบลนดที่เปอร์เซ็นต์ต่าง ๆ ไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อรา แต่ยางธรรมชาติที่ไม่มีสารด้านเชื้อรา มีราเจริญเติบโตได้ดี การเตรียมรองเท้าฟองน้ำโดยใช้ยางธรรมชาติด้านเชื้อรา และยางธรรมชาติ ผลปรากฏว่ารองเท้าฟองน้ำที่เตรียมได้จากการใช้ยางธรรมชาติด้านเชื้อราและยางธรรมชาติมีสมบัติเชิงกลสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.131-2518). และจากผลการทดสอบสมบัติการด้านเชื้อราพบว่าระยะเวลา 90 วันรองเท้าฟองน้ำที่ทำจากยางธรรมชาติด้านเชื้อราสามารถต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีแต่ รองเท้าฟองน้ำที่ทำจากยางธรรมชาติมีการเจริญเติบโตของเชื้อรา

ศรีธนา หุมวิสูตร.(2548:บทคัดย่อ)

ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ใช้ น้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบในประเทศไทย

ผลการวิจัยพบว่า น้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบที่สำคัญชนิดหนึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราอันเป็นการทำให้เกิดรายได้ในรูปมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันการใช้น้ำยางข้นในอุตสาหกรรมภายในประเทศยังมีน้อย รัฐบาลจึงมีการส่งเสริมการใช้น้ำยางข้นในประเทศให้สูงขึ้น โดยกำหนดในมาตรการระยะปานกลางของยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราครบวงจร ให้มีการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เป็น 20 โดยเน้นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ น้ำยางข้นเป็นสำคัญ กำหนดสัดส่วนการใช้ให้สูงถึงร้อยละ 45 วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้ เพื่อหาแผนการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ใช้ น้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบ โดยมีข้อจำกัดประกอบด้วย ปริมาณน้ำยางข้น เงินทุนและเงื่อนไขด้านการตลาด และใช้วิธีการคำนวณแบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งได้จากการรวบรวมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากรสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสอบถามผู้ประกอบการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบจำลองลิเนียร์โปรแกรมมิ่งพบว่า แผนการผลิตที่เหมาะสมให้ใช้น้ำยางชั้นทั้งหมดในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในประเทศ 514,421,000 กิโลกรัม จะได้รายได้สุทธิ 42,685,822,640 บาท โดยแผนการผลิตที่เหมาะสมแนะนำให้ผลิต กุ้งมือยาง กุ้งยางอนามัยเส้นด้ายยางยืด ในสัดส่วนร้อยละ 80.98: 12.83: 6.19 ตามลำดับ การผลิตกุ้งมือยางมีศักยภาพในการขยายการผลิตสูงสุด รองลงมาเป็นกุ้งยางอนามัย ส่วนการผลิตเส้นด้ายยางยืดยังไม่ควรขยายการผลิต รัฐบาลควรจะเข้ามาส่งเสริมให้มีการลดต้นทุน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืดต่อไป

ไตรภพ ทรัพย์สถาผล.(2547:บทคัดย่อ)

ศึกษาเรื่อง กรรมวิธีผลิตวัสดุเชิงประกอบระหว่างกรวดและยางธรรมชาติ ผลการวิจัยของการศึกษากรรมวิธีผลิตวัสดุเชิงประกอบระหว่างหินและน้ำยางธรรมชาติ และศึกษาการยึดเกาะระหว่างหินและยางธรรมชาติโดยใช้กาวแก้ว (water glass) เป็นตัวประสานในการยึดเกาะและเป็นสารเสริมแรง โดยจะใช้สารประสานคู่ควบ (coupling agent) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสารตัวเติม ทำให้สามารถนำวัสดุเชิงประกอบระหว่างหินและน้ำยางธรรมชาติ ไปใช้งานที่ไม่ต้องการจะรับน้ำหนักมากได้ โดยในงานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์หา ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น ค่าเสถียรภาพ และสมบัติทางกายภาพของยางที่ใช้ในวัสดุเชิงประกอบ เช่น ค่าความต้านทานแรงดึง ค่าความแข็ง เป็นต้น จากการวิจัยพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อค่าความต้านทานแรงดึง ได้แก่ ซัลเฟอร์ โดยที่ปริมาณซัลเฟอร์ 2 phr จะมีค่าความต้านทานแรงดึงมากที่สุด ตัวแปรที่มีผลต่อค่าความแข็ง ได้แก่ กาวแก้ว โดยที่ปริมาณ กาวแก้ว 150 phr ให้ค่าความแข็งสูงที่สุด ตัวแปรที่มีผลต่อค่าโมดูลัสยืดหยุ่น ได้แก่ ซัลเฟอร์ กาวแก้ว และอัตราส่วนระหว่างน้ำยางธรรมชาติต่อหิน ในส่วนของการหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงยึดเกาะระหว่างหินและยางธรรมชาติ โดยใช้วิธีทดสอบ Marshall's test กับน้ำยาง 2 ชนิด คือ น้ำยางชั้น 60 %DRC และน้ำยางปรับปรุงคุณภาพชนิด 45 %DRC พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อค่าเสถียรภาพคือ ปริมาณของกาวแก้ว จากนั้นได้หาค่าคงที่ของการเสื่อมสภาพของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ น้ำยางชั้น 60 %DRC พบว่ามีค่าพลังงานการกระตุ้น ( $E_a$ ) เท่ากับ 53.98 kJ/mol ทำให้ชีวิตการใช้งานของวัสดุมีค่า 12.3 ปีที่อุณหภูมิ 35°C ปริมาณ ไชเลน ไม่มีผลต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ

จุฑารัตน์ อินทปิ่น.(2546:บทคัดย่อ)

ศึกษาเรื่อง ผลิตภัณฑ์สายสวนปัสสาวะจากน้ำยางธรรมชาติโดยการจุ่มแบบสูญเสียความเสถียรด้วยความร้อน

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความหนา และความเสถียรของน้ำยางคอมพอนัด์โดยการจุ่มในระบบสูญเสียความเสถียรด้วยความร้อนเพื่อใช้ในการผลิตสายสวนปัสสาวะ พบว่า ความหนาของยางเพิ่มขึ้นเมื่อลดค่า pH ของน้ำยางคอมพอนัด์ ลดปริมาณสารเพิ่มความเสถียร เพิ่มเวลาและอุณหภูมิของแบบชุบ เพิ่มปริมาณสารไวความร้อน เพิ่มปริมาณซิงค์ออกไซด์ และเพิ่มปริมาณของแข็งในน้ำยางคอมพอนัด์ นอกจากนั้นพบว่าการใช้สารเพิ่มความเสถียรชนิดไม่มีประจุในกลุ่ม Ethoxylate tridecyl alcohol (RODASURF-BC-840) สามารถรักษาความเสถียรของน้ำยางได้ดีกว่า Alkoxyethyl fatty alcohol (Atlas G-5774) และ Nonylphenol ethoxylate (Berol 09) ตามลำดับ เบ้าพิมพ์ชุบที่ใช้ในการผลิตสายสวนปัสสาวะทำจากสแตนเลสประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ เบ้าพิมพ์ชุบ Main tube, เบ้าพิมพ์ชุบ Side arm ที่เชื่อมต่อกับ Inflation tube และเบ้าพิมพ์ชุบลูกโป่งที่ใช้เพื่อทำปลอกลูกโป่ง ขั้นตอนการผลิตสายสวนปัสสาวะกระทำโดยนำเบ้าพิมพ์ชุบเข้าอบให้ความร้อนที่อุณหภูมิเท่ากับ 100°C แล้วทำการจุ่มลงในน้ำยางคอมพอนัด์แบบไวความร้อนโดยใช้ความเร็วในการจุ่มประมาณ 360 cm/min และเวลาในการจุ่ม 3 วินาที ทำให้ง่ายมีความหนา 1.5 มิลลิเมตร นำเข้าอบเพื่อให้ผิวยางแห้งหมดแล้วนำส่วนของ Main tube และ Side arm มาประกอบเข้าด้วยกัน จากนั้นทำการประกอบเข้ากับปลอกลูกโป่งเพื่อผลิตเป็นสายสวนปัสสาวะ แล้วทำการวัลคาไนซ์ที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ทดสอบสมบัติทางกายภาพพบว่าสายสวนปัสสาวะที่ผลิตได้มีสมบัติผ่านมาตรฐาน ASTM F 623 และเมื่อทำการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนที่สามารถละลายน้ำได้พบว่ามีปริมาณอยู่ในช่วง 60-80 ไมโครกรัมต่อกรัม ในขณะที่สายสวนปัสสาวะที่ผลิตได้จากน้ำยางโปรตีนดำมีปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วง 30-50 ไมโครกรัมต่อกรัม แต่มีขั้นตอนในการผลิตที่ยุ่งยากกว่าการใช้ยางชั้นปกติ

สุภาณี จันทร์ทิพย์พิมาน.(2544:บทคัดย่อ)

ศึกษาเรื่อง วัสดุที่ประกอบจากยางธรรมชาติและแป้งข้าวเหนียว

ผลการวิจัยพบว่า วัสดุที่ประกอบจากยางธรรมชาติ และแป้งข้าวเหนียวได้ศึกษาและตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติกายภาพ สำหรับกระบวนการผลิตเริ่มจากการผสมยางธรรมชาติ และแป้งข้าวเหนียวและส่วนผสมต่างๆ ด้วยเครื่องบดแบบสองลูกกลิ้ง หลังจากนั้นนำแผ่นยาง ผสมที่ได้เข้าเครื่องอัดเพื่อทำให้เกิดโครงสร้างโฟม ในการศึกษาด้านโครงสร้างโฟมได้ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อดูผลของการกระจายตัวและขนาดของเซลล์ ส่วนการศึกษาสมบัติของกายภาพจะตรวจสอบความหนาแน่น การดูดซึมน้ำและน้ำมัน และเวลาที่ยางคงรูป สมบัติของโฟมจะแปร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผันตาม ปริมาณแป้ง ปริมาณสารเชื่อมขวาง อุณหภูมิที่ให้ความร้อน และสารอื่น ๆ ผลจากการศึกษาพบว่า ความหนาแน่น จะลดลงเมื่อปริมาณแป้ง เพิ่มอุณหภูมิที่ให้ความร้อนหรือลดปริมาณสารเชื่อม ขวาง การดูดซึมน้ำจะลดลงเมื่อลดปริมาณแป้ง อุณหภูมิที่ให้ความร้อน หรือลดปริมาณสาร เชื่อมขวาง ส่วนการดูดซึมน้ำมันจะลดลงเมื่อลดอุณหภูมิที่ให้ความร้อน ลดปริมาณสารเชื่อมขวางหรือปริมาณแป้งที่น้อยกว่าร้อยละ40 ทั้งนี้สมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมของ วัสดุผสมขึ้นอยู่กับความต้องการที่นำไปประยุกต์ใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูล และทำการทดลองอัตราส่วนน้ำยางพาราต่อเปลือกมะพร้าว ในส่วนของ เส้นใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว และขุยมผสมเส้นใยมะพร้าว โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำมาเป็นวัสดุทดแทน ที่จะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้

- 3.1 การกำหนดวัสดุที่จะทำการพัฒนา
- 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
- 3.3 การทดสอบอัตราส่วนน้ำยางพาราและเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว
- 3.4 การสังเกตและบันทึกภาพ
- 3.5 การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
- 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

#### 3.1 การกำหนดวัสดุที่จะทำการพัฒนา

ในการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประเภททดลอง โดยทำการทดลองวิธีการแปรูปน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวขึ้นเป็นชั้นทดสอบ เพื่อหาคุณสมบัติที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตบันทึกภาพและบันทึกการทดลองจากอัตราส่วนของชั้นวัสดุทดลองดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็นอัตราส่วนดังนี้

##### 3.1.1 เปลือกมะพร้าวชนิดสด ทำการทดลองอย่างละ 3 อัตราส่วน ดังนี้

น้ำยางพารา:เส้นใยมะพร้าว	1:2, 1:4, 1:6
น้ำยางพารา:ขุยมะพร้าว	1:2, 1:4, 1:6
น้ำยางพารา:เส้นใยและขุยมะพร้าว	1:2, 1:4, 1:6

##### 3.1.2 เปลือกมะพร้าวชนิดแห้ง ทำการทดลองอย่างละ 3 อัตราส่วน ดังนี้

น้ำยางพารา:เส้นใยมะพร้าว	1:2, 1:4, 1:6
น้ำยางพารา:ขุยมะพร้าว	1:2, 1:4, 1:6
น้ำยางพารา:เส้นใยและขุยมะพร้าว	1:2, 1:4, 1:6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**3.1.3 ตัวแปรต้น** ได้แก่ อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ชนิดสดและชนิดแห้ง ส่วนของเส้นใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว และขุยมผสมเส้นใยของเปลือกมะพร้าว อย่างละ 3 อัตราส่วน คือ 1:2 , 1:4 , 1:6

**3.1.4 ตัวแปรตาม** ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพ ด้านความแข็งแรง ความยืดหยุ่น น้ำหนัก รูปแบบ สี พื้นผิว และคุณสมบัติเชิงกล ด้านสมบัติการรับแรงดึง สมบัติการรับแรงกดอัด การทนทานต่อการฉีกขาด การทดสอบความแข็ง และการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ที่สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

## 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ได้แบ่งขั้นตอน ดังต่อไปนี้

**3.2.1 วัสดุสำหรับการทดลอง** อัตราส่วนผสมน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ได้แก่

1. น้ำยางพารา
2. เปลือกมะพร้าวชนิดสดและแห้ง แบ่งเป็น เส้นใย ขุยม และขุยมผสมเส้นใยมะพร้าว
3. ครกสำหรับตำขึ้นเปลือกมะพร้าว
4. บีกเกอร์ตวงน้ำยางพารา
5. ช้อนคนน้ำยางพารา
6. เครื่องชั่งน้ำหนัก
7. นาฬิกาจับเวลา
8. ถาดอะลูมิเนียม
9. แรงงานคน
10. กล้องถ่ายภาพ

**3.2.2 เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล**

1. ไม้บรรทัดวัดขนาด
2. ไมโครมิเตอร์สำหรับวัดขนาดในห้องปฏิบัติการ
3. เครื่องชั่งอัตราส่วน
4. เครื่องทดสอบแรงดึง
5. เครื่องทดสอบความทนฉีกขาด
6. เครื่องทดสอบความแข็ง การยุบตัวจากแรงกดอัด

**3.2.3 ชิ้นวัสดุที่ผสมอัตราตามส่วน สำหรับทดสอบคุณสมบัติ**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.4 ตารางสรุปผลการทดสอบคุณสมบัติ เป็นการสรุปผลการทดสอบคุณสมบัติกายภาพ และเชิงกล ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยางพารา

### 3.3 การทดสอบอัตราส่วนน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

โดยใช้เปลือกมะพร้าวชนิดสดและชนิดแห้ง

3.3.1 การกำหนดอัตราส่วนของน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว โดยกำหนดออกเป็น 2 ชนิดอย่างละ 3 อัตราส่วนดังนี้



ภาพที่ 3.1 เปลือกมะพร้าวสด

1 เปลือกมะพร้าวชนิดสด ทำการทดลองอย่างละ 3 อัตราส่วน ดังนี้

น้ำยางพารา:เส้นใยมะพร้าว 1:2, 1:4, 1:6

น้ำยางพารา:ขุยมะพร้าว 1:2, 1:4, 1:6

น้ำยางพารา:เส้นใยและขุยมะพร้าว 1:2, 1:4, 1:6



ภาพที่ 3.2 ขุยมะพร้าวผสมใยชนิดแห้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2 เปลือกมะพร้าวชนิดแห้ง ทำการทดลองอย่างละ 3 อัตราส่วน ดังนี้

น้ำยางพารา:เส้นใยมะพร้าว	1:2 , 1:4 , 1:6
น้ำยางพารา:ขุยมะพร้าว	1:2, 1:4 , 1:6
น้ำยางพารา:เส้นใยและขุยมะพร้าว	1:2 , 1:4 , 1:6

### 3.4 การสังเกตและบันทึกภาพ

การฉีกเปลือกมะพร้าว เพื่อนำไปย่อยให้มีความละเอียด



ภาพที่ 3.3 การฉีกเปลือกมะพร้าวส่วนเปลือกใน

นำเปลือกมะพร้าวสดสีขาวที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆใส่ครกหินตำให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยแบ่งส่วนตำเพราะจะทำให้ละเอียดง่ายต่อการแยกเส้นใยออกจากขุยมะพร้าว




ภาพที่ 3.4 เปลือกมะพร้าวเริ่มมีปฏิกิริยากับอากาศเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้นจากเดิมสีขาว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.5 ตำเปลือกมะพร้าวให้ละเอียดโดยคูความละเอียดด้วยสายตา



ภาพที่ 3.6 เปลือกมะพร้าวที่ตำแล้วจะมีน้ำผสมอยู่มีความชื้น




ภาพที่ 3.7 แยกเส้นใยและขุยมะพร้าวออกจากกันเมื่อได้ความละเอียดจากการตำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.8 เส้นใยมะพร้าวจากการแยกออกจากชูบ




ภาพที่ 3.9 ชูบมะพร้าว




ภาพที่ 3.10 ส่วนผสมของใยและชูบมะพร้าว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.11 อัตราส่วนของน้ำยางพาราและเส้นใยผสมขุยมะพร้าว 1:2



ภาพที่ 3.12 อัตราส่วนของน้ำยางพาราและเส้นใยผสมขุยมะพร้าว 1:2, 1:4, 1:6



ภาพที่ 3.13 อัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมงอุณหภูมิห้อง

### 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

3.5.1 การศึกษาข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลจากตำรา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทำการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5.2 ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ถึง รศ.ดร.อิทธิพล แจ่มชัด อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อขออนุญาตเป็นผู้เชี่ยวชาญ และขอความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือการผลิต ห้องปฏิบัติการด้านการทดลองงานยางพารา

3.5.3 ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

3.5.4 ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง อธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว


3.5.5 ทำการบันทึกข้อมูลที่ได้อาจการทดลองโดยการสังเกตจับบันทึกและถ่ายภาพ

### 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษาพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบด้วยเครื่องทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อทดสอบคุณภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของชิ้นงานทดสอบทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 9 อัตราส่วน วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลด้วยการใช้ค่าสถิติการหาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D)
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว โดยนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางการเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ Kruskal One-Way Analysis of Variance หรือ H-Test (ยูทพงษ์ กัวยรรณ์:158-160)
3. เปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ตามอัตราส่วนที่กำหนดต่อเปลือกมะพร้าว โดยใช้สถิติ Mann-Whitney หรือ U-Test (ชูศรี วงศ์รัตน์ 2541:364)
4. สรุปแนวทางการนำวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ไปใช้งานได้ตรงตามคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลที่ได้รับทดสอบ

### ขั้นตอนการวิจัย



ภาพที่ 3.14 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

# ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน์ของนั้ียงพาราและเปลือกมะพร้าว ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็นตอนๆ ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของนั้ียงพาราและเปลือกมะพร้าวด้วยตารางวิเคราะห์และคำบรรยาย

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลของนั้ียงพาราและเปลือกมะพร้าว โดยการหาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D) ของการทดสอบในแต่ละด้าน แล้วนำเสนอในรูปแบบของตาราง

ตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลของนั้ียงพาราผสมขุมมะพร้าว ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดยใช้สถิติ Kruskal One-Way Analysis of Variance หรือ H-Test ของการทดสอบในแต่ละด้าน แล้วนำเสนอในรูปแบบของตาราง

ตอนที่ 4 สรุปแนวทางการนำวิสัยทัศน์นั้ียงพาราและเปลือกมะพร้าว ไปใช้งานได้ตรงตามคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลที่ได้จากการทดสอบ

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำยางพาราและ  
เปลือกมะพร้าว นำเสนอในรูปแบบของตาราง

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและ  
เปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใย มะพร้าว	สีน้ำตาล ทอง	-	เป็นรูปแบบเส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ ตามแม่พิมพ์

ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและ  
เปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาลเข้ม และน้ำตาล ไหม้	มีกลิ่นฉุน	ค่อนข้างเรียบ	มาก	เมื่อขึ้นงานเซต ตัวแล้วมีความ หดตัวมากที่สุด ขึ้นงานจะมี ขนาดที่เล็กลง กว่าเดิม

ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุย

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใย และขุย	สีน้ำตาล	มีกลิ่นฉุน	ขรุขระตามเนื้อ ของเส้นใย และขุย	ปาน กลาง	การเกาะตัวของขุย มะพร้าวนั้นขึ้นกับ อัตราการผลิตและ การซึมซับน้ำ ยางพารา

ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพยางพาราวัสดุน้ำและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใย มะพร้าว	สีน้ำตาลทอง	-	เป็นรูปแบบ เส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ตาม แม่พิมพ์ เซตตัวได้ เร็วกว่า อัตราส่วน 1:2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและ  
เปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาลเข้มและน้ำตาลไหม้	เล็กน้อย	ค่อนข้างเรียบ	มาก	ขุยมะพร้าวจะปรับตัวให้เนื้อเข้ากับน้ำยางพาราและใช้เวลาเซตตัวได้เร็วกว่าอัตราส่วน 1:2

ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยและขุย	สีน้ำตาล	เล็กน้อย	ขรุขระตามเนื้อของเส้นใยและขุย	ปานกลาง	การเกาะตัวของขุยมะพร้าวแน่นขึ้นกับอัตราส่วนผสมและการซึมซับน้ำยางพารา ค่อนข้างเกาะตัวได้น้อยกว่าอัตราส่วน 1:2

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว	สีน้ำตาลทอง	-	เป็นรูปแบบเส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ตามแม่พิมพ์ เซตตัวได้เร็วกว่า อัตราส่วน 1:4 แต่การเกาะตัวกันแน่นไม่ค่อยดี เนื่องจากอัตราส่วนของเส้นใยมากเกินไป

ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาลเข้มน้ำตาลไหม้	เล็กน้อย	ค่อนข้างเรียบ	มาก	ขุยมะพร้าวจะปรับตัวให้เนื้อเข้ากับยางพาราและให้เวลาเซตตัวได้เร็วกว่า อัตราส่วน 1:4 การเกาะตัวจะค่อนข้างหลวมร้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวสด อัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยและขุย	สีน้ำตาล	เล็กน้อย	ขรุขระตามเนื้อของเส้นใยและขุย	ปานกลาง	การเกาะตัวของขุยมะพร้าวกับยางพาราไม่น้อยมาก

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว	สีน้ำตาลทอง	-	เป็นรูปแบบเส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ตามแม่พิมพ์

ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาลเข้ม	-	ค่อนข้างเรียบ	มาก	เมื่อขึ้นงานเซตตัวแล้วมีความหดตัวมากที่สุดขึ้นงานจะมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิม

ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:2 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:2	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยและขุย	สีน้ำตาล	-	ขรุขระตามเนื้อของเส้นใยและขุย	ปานกลาง	การเกาะตัวของขุยมะพร้าวนั้นขึ้นกับอัตราการผลิตและการซึมซับยางพารา

ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว	สีน้ำตาลทอง	-	เป็นรูปแบบเส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ตามแม่พิมพ์ เซตตัวได้เร็วกว่า อัตราส่วน 1:2

ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาลเข้ม	-	ค่อนข้างเรียบ	มาก	ขุยมะพร้าวจะปรับตัวให้เนื้อเข้ากับยางพาราและให้เวลาเซตตัวได้เร็วกว่าอัตราส่วน 1:2

ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:4 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:4	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใย และขุย	สีน้ำตาล	-	ขรุขระตามเนื้อ ของเส้นใย และขุย	ปาน กลาง	การเกาะตัว ของขุยมะพร้าว นั้นขึ้นกับอัตรา การผสมและ การซึมซับ ยางพารา ค่อนข้างเกาะตัว ได้น้อยกว่า อัตราส่วน 1:2

ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใย มะพร้าว	สีน้ำตาล ทอง	-	เป็นรูปแบบ เส้นใย	มาก	ปรับเปลี่ยนได้ ตามแม่พิมพ์ เซตตัวได้เร็ว กว่า อัตราส่วน 1:4 แต่การเกาะ ตัวกันนั้นไม่ ค่อยดีเนื่องจาก อัตราส่วนของ เส้นใยมาก เกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว


อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+ขุยมะพร้าว	สีน้ำตาลเข้ม	-	ค่อนข้างเรียบ	มาก	ขุยมะพร้าวจะปรับตัวให้เนื้อเข้ากับยางพาราและให้เวลาเซตตัวได้เร็วกว่าอัตราส่วน 1:4 การเกาะตัวจะค่อนข้างหลวม

ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวแห้งอัตราส่วน 1:6 ของน้ำยางพารา+เส้นใยและขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 1:6	คุณสมบัติทางกายภาพ				
	สี	กลิ่น	พื้นผิว	ความเหนียว	โครงสร้าง/ การเซตตัว
น้ำยางพารา+เส้นใยและขุย	สีน้ำตาล	-	ขรุขระตามเนื้อของเส้นใยและขุย	ปานกลาง	การเกาะตัวของขุยมะพร้าวกับยางพาราน้อยมาก

จากตารางการเปรียบเทียบคุณสมบัติแต่ละอัตราส่วน พบว่าประเภทของส่วนผสมที่เหมาะสมต่อการนำไปทดสอบคุณสมบัติเชิงกล ได้แก่ น้ำยางพาราและ ขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 1:2 , 1:4 , 1:6 เนื่องจากการทดสอบทางกายภาพนั้นพบว่า ขุยมะพร้าวมีลักษณะที่ละเอียด สามารถย่อยได้ดีด้วยวิธีการตากแห้ง และนำไปคัดแยกจากเส้นใยและร่อนให้ละเอียดได้จากตะแกรง โดยมีคุณสมบัติที่สามารถแทรกซึมเข้ากับน้ำยางพาราขึ้นด้วยการผสมตามอัตราส่วน โรยขุยมะพร้าวและกวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จะพบว่ามีฟองอากาศน้อยมากกว่า เส้นใยและขุยผสมเส้นใย ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนั้นจะพบปัญหาในการหล่อตามพิมพ์และเนื้อความละเอียดของขนาดเส้นใย ซึ่งซึมเข้ากับน้ำยางพาราได้ยาก จะมีลักษณะคล้ายกับการเคลือบจึงมีส่วนผสมที่แยกตัวกัน แต่ส่วนของขุยมะพร้าวเป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มะพร้าว นั้นเมื่อแห้งจะมีสีคล้ายกับยางแผ่นรมควัน โดยสามารถหล่อเป็นแผ่นได้ตามขนาดที่ต้องการจากแม่พิมพ์ที่กำหนด พิจารณาจากภาพประกอบที่ 4.1 ขุยมะพร้าวอยู่เป็นภาพตรงกลาง



ภาพที่ 4.1 จากขวา เส้นใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว ขุยมะพร้าว ผสมน้ำยางพารา

ตอนที่ 2 การทดสอบมาตรฐานเชิงกลของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D) ของการทดสอบในแต่ละด้าน แล้วนำเสนอในรูปแบบของตาราง


#### 1. สมบัติการรับแรงดึง (tensile strength, elongation modulus)

จากการทดสอบสมบัติแรงดึงของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ จำนวนละ 5 ชิ้น โดยตัดขนาดชิ้นงานตามมาตรฐานการทดสอบเป็นรูป dumbbell : die C หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D) ดังนี้

ตารางที่ 4.19 แสดงสมบัติแรงดึงของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ

อัตราส่วน น้ำยางพารา ต่อขุยมะพร้าว	จำนวนชิ้นงานที่ ทดสอบ (N)	แรงดึง		มาตรฐานการ ทดสอบ ISO 37 ASTM D412 (เปอร์เซ็นต์)
		$\bar{x}$ (เปอร์เซ็นต์)	S.D	
1:2	5	1,340	1,788.85	1000-2500
1:4	5	1,460	1,833.57	
1:6	5	1,300	1,802.27	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยของแรงดึงน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ

จากตารางที่ 4.19 และภาพที่ 4.2 พบว่า น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับทุกอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบแรงดึงของยางพารา (ISO 37, ASTM D412) ที่กำหนดไว้ที่ 1000-2500 เปอร์เซ็นต์

โดยน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1: 4 มีสมบัติทนต่อแรงดึงมากที่สุด คือ 1,460 เปอร์เซ็นต์ น้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:2 มีสมบัติทนต่อแรงดึง 1,340 เปอร์เซ็นต์ และน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:6 มีสมบัติทนต่อแรงดึงน้อยที่สุด คือ 1,300 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

## 2. สมบัติการรับแรงกดอัด (compressive properties)

จากการทดสอบสมบัติแรงกดอัดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ จำนวนละ 5 ชิ้น โดย หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D) ดังนี้

ตารางที่ 4.20 แสดงสมบัติแรงกดอัดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ

อัตราส่วน น้ำยางพารา ต่อขุยมะพร้าว	จำนวนชิ้นงานที่ ทดสอบ (N)	แรงกดอัด		มาตรฐานการทดสอบ ISO 7743 (เปอร์เซ็นต์)  ที่อุณหภูมิห้อง 23 +-5
		$\bar{x}$ (เปอร์เซ็นต์)	S.D	
1:2	5	175	218.22	250
1:4	5	195	247.30	
1:6	5	210	255.35	

Strain (%)



ภาพที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยของแรงกดอัดน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ

จากตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.3 พบว่า น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับทุกอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบแรงกดอัดของยางพารา (ISO 7743) ที่กำหนดไว้ที่ 250 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง 23 มากหรือน้อยกว่า 5 องศา


โดยน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:6 มีสมบัติทนต่อแรงกดอัดมากที่สุด คือ 210 เปอร์เซ็นต์ น้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:4 มีสมบัติทนต่อแรงกดอัด 195 เปอร์เซ็นต์ น้ำยางพารา และน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:2 มีสมบัติทนต่อแรงกดอัด น้อยที่สุด คือ 175 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

### 3. ความทนต่อการฉีกขาด (tear strength)

จากการทดสอบความทนต่อการฉีกขาดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ จำนวนละ 5 ชิ้น โดย หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D) ดังนี้

ตารางที่ 4.21 แสดงการทดสอบความทนต่อการฉีกขาดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ

อัตราส่วน น้ำยางพารา ต่อขุยมะพร้าว	จำนวนชิ้นงานที่ ทดสอบ (N)	ความทนต่อการฉีกขาด		มาตรฐานการทดสอบ ISO 34-1 ASTM D624 (เปอร์เซ็นต์)
		$\bar{x}$ (เปอร์เซ็นต์)	S.D	
1:2	5	12.62	16.07	10-25
1:4	5	10.39	14.72	
1:6	5	9.55	13.87	



ภาพที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยความทนต่อการฉีกขาดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ

จากตารางที่ 4.21 และภาพที่ 4.4 พบว่า น้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับทุกอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบแรงกดอัดของยางพารา (ISO 34-1 ,ASTM D624) ที่กำหนดไว้ที่ 10-25 เปอร์เซ็นต์


โดยน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:2 มีสมบัติทนต่อแรงฉีกขาดมากที่สุด คือ 12.62 เปอร์เซ็นต์ น้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:4 มีสมบัติทนต่อแรงฉีกขาด 10.39 เปอร์เซ็นต์ และน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:6 มีสมบัติทนต่อแรงฉีกขาด น้อยที่สุด คือ 9.55 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

#### 4. ความแข็ง (Shore A, Shore D Hardness )

จากการทดสอบความแข็งของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ จำนวนละ 5 ชิ้น โดยมีลักษณะเป็นผิวเรียบหนาน้อยกว่า 6 มม. และ หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D) ดังนี้

ตารางที่ 4.22 แสดงการทดสอบความแข็งของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ

อัตราส่วน น้ำยางพารา ต่อขุยมะพร้าว	จำนวนชิ้นงานที่ ทดสอบ (N)	ความแข็ง		มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 2240 (เปอร์เซ็น)
		$\bar{x}$ (เปอร์เซ็นต์)	S.D	
1:2	5	7.52	11.21	8.050
1:4	5	8.03	11.67	
1:6	5	9.53	12.92	



ภาพที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยความแข็งของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ

จากตารางที่ 4.22 และภาพที่ 4.4 พบว่า น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ ทุกอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบแรงกดอัดของยางพารา (ASTM D2240) ที่กำหนดไว้ที่ 8.050 เปอร์เซ็นต์

โดยน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:6 มีสมบัติความแข็งมากเกินมาตรฐาน คือ 9.53 เปอร์เซ็นต์ น้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:4 มีสมบัติความแข็งที่ 8.03 เปอร์เซ็นต์ และน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:2 มีสมบัติความแข็งที่ 9.55 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

#### 5. การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (compression set)

จากการทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ จำนวนละ 5 ชิ้น โดย หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D) ดังนี้

ตารางที่ 4.23 แสดงการทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว  
อัตราส่วน 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ

อัตราส่วน น้ำยางพารา ต่อขุยมะพร้าว	จำนวนชิ้นงานที่ ทดสอบ (N)	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด		มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 395 (เปอร์เซ็นต์)  ที่อุณหภูมิห้อง 23 +-5
		$\bar{x}$ (เปอร์เซ็นต์)	S.D	
1:2	5	225	288.89	250
1:4	5	200	283.08	
1:6	5	185	268.32	

Strain (%)



ภาพที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน  
1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ

จากตารางที่ 4.23 และภาพที่ 4.6 พบว่า น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ ทุกอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบแรงกดอัดของยางพารา (ASTM D2240) ที่กำหนดไว้ที่ 250 เปอร์เซ็นต์ที่อุณหภูมิห้อง น้อยหรือมากกว่า 5 องศา

โดยน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:2 มีสมบัติแรงกดอัด คือ 225 เปอร์เซ็นต์ น้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:4 มีสมบัติแรงกดอัด ที่ 200 เปอร์เซ็นต์ และน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:6 มีสมบัติแรงกดอัด ที่ 185 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

ตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราผสมขุยมะพร้าว ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดยใช้การทดสอบแบบ Kruskal One-Way Analysis of Variance หรือ H Test ของการทดสอบในแต่ละด้าน แล้วนำเสนอในรูปแบบของตาราง

### 1. สมบัติการรับแรงดึง (tensile strength, elongation modulus)

ตารางที่ 4.24 แสดงความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกล ตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านการทดสอบแรงดึง

อัตราส่วน น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว	จำนวน (N)	ค่าเฉลี่ยของลำดับ (Mean Rank)	Chi-square	df	Sig
1:2	5	5.5	4.929	3	.177
1:4	5	12.1			
1:6	5	11.9			

จากตารางที่ 4.24 พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ต่างกัน มีสมบัติการรับแรงดึงไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญที่ .05

### 2. สมบัติการรับแรงกดอัด (compressive properties)

ตารางที่ 4.25 แสดงความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกล ตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านการทดสอบแรงกดอัด

อัตราส่วน น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว	จำนวน (N)	ค่าเฉลี่ยของลำดับ (Mean Rank)	Chi-square	df	Sig
1:2	5	9.7	2.059	3	.560
1:4	5	10.2			
1:6	5	13.6			

จากตารางที่ 4.25 พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ต่างกัน มีสมบัติการรับแรงกดอัดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญที่ .05

### 3. ความทนต่อการฉีกขาด (tear strength)

ตารางที่ 4.26 แสดงความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกล ตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านความทนต่อการฉีกขาด

อัตราส่วน น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว	จำนวน (N)	ค่าเฉลี่ยของลำดับ (Mean Rank)	Chi-square	Df	Sig
1:2	5	10.8	4.553	3	.208
1:4	5	14.6			
1:6	5	9.9			

จากตารางที่ 4.26 พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ต่างกัน มีความทนต่อการฉีกขาดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญที่ .05

### 4. ความแข็ง (Shore A, Shore D Hardness)

ตารางที่ 4.27 แสดงความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกล ตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านความแข็ง

อัตราส่วน น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว	จำนวน (N)	ค่าเฉลี่ยของลำดับ (Mean Rank)	Chi-square	df	Sig
1:2	5	4.5	14.819	3	.002
1:4	5	6.7			
1:6	5	13.8			

จากตารางที่ 4.27 พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ต่างกัน มีความแข็งแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญที่ .05

### 5. การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (compression set)

ตารางที่ 4.28 แสดงความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกล ตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด

อัตราส่วน น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว	จำนวน (N)	ค่าเฉลี่ยของลำดับ (Mean Rank)	Chi-square	df	Sig
1:2	5	17.3	17.010	3	.001
1:4	5	13.7			
1:6	5	8			

จากตารางที่ 4.28 พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ต่างกัน มีการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญที่ .05

ตอนที่ 4 สรุปแนวทางการนำวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ไปใช้งานได้ตรงตามคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลที่ได้รับการทดสอบ

จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวนั้น พบว่ามีคุณสมบัติที่อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานของยางพาราในเรื่องของสมบัติการรับแรงดึง (Tensile Strength, Elongation, Modulus) สมบัติการรับแรงกดอัด (Compressive properties) การทนทานต่อการฉีกขาด (Tear strength) การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (compression set) และ ความแข็ง (Shore A, Shore D hardness) ซึ่งสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางพาราเป็นวัสดุได้ เป็นผลิตภัณฑ์จำพวก แผ่นยางกันลื่น เพราะวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวมีคุณสมบัติทนต่อแรงกดอัดได้เทียบเคียงยางพารา ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนในงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น ฝาจุครอบขาเก้าอี้ และการทดสอบสมบัติ ความแข็ง (Shore A, Shore D hardness) ของยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 1:6 มีสมบัติความแข็งเกินมาตรฐาน เนื่องจากส่วนผสมของขุยมะพร้าวมีมากเกินไป ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน

## บทที่ 5

# สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอนแนะ

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาขั้นตอนกระบวนการทดสอบน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว โดยได้ทำการสรุปกระบวนการต่างๆ ดังนี้

### 5.1 สรุปผลการวิจัย

#### 5.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว
2. เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว
3. เพื่อสรุปแนวทางการนำวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวไปใช้งาน ได้ตรงตามคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลที่ได้รับการทดสอบ

#### 5.1.2 สมมุติฐานของงานวิจัย

1. อัตราผสมระหว่างน้ำยางพาราและเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว โดยแบ่งเป็นส่วนของ เส้นใยมะพร้าว ชูยมะพร้าว และเส้นใยผสมของเปลือกมะพร้าว จะให้คุณสมบัติที่มีความแตกต่างกัน ในอัตราส่วนผสมปริมาณเท่ากันจะมีผลต่อ โครงสร้างและความแข็งแรงต่างกัน

2. การทดลองคู่ ระหว่างน้ำยางพารากับเปลือกมะพร้าว แบ่งออกเป็น 2 ชนิด มีดังนี้

##### 1. ชนิดเปลือกมะพร้าวสด

- 1) น้ำยางพารา : เส้นใยมะพร้าว ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6
- 2) น้ำยางพารา : ชูยมะพร้าว ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6
- 3) น้ำยางพารา : ชูยผสมใย ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6

##### 2. ชนิดเปลือกมะพร้าวแห้ง

- 1) น้ำยางพารา : เส้นใยมะพร้าว ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6
- 2) น้ำยางพารา : ชูยมะพร้าว ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6
- 3) น้ำยางพารา : ชูยผสมใย ทดลองแบ่งอัตราส่วนคือ 1:2 , 1:4 , 1:6

3 แต่ละอัตราส่วนมีผลต่อการขึ้นรูปตาม โครงสร้างเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์

#### 5.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ได้แบ่งขั้นตอน ดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วัสดุสำหรับใช้ในการทดลอง อัตราส่วนผสมน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ได้แก่

1. น้ำยางพารา
2. เปลือกมะพร้าวชนิดสดและแห้ง แบ่งเป็น เส้นใย ขุย และขุยผสมเส้นใยมะพร้าว
3. ครกสำหรับตำขึ้นเปลือกมะพร้าว
4. บีกเกอร์ตวงน้ำยางพารา
5. ช้อนคนน้ำยางพารา
6. เครื่องชั่งน้ำหนัก
7. นาฬิกาจับเวลา
8. ถาดอะลูมิเนียม
9. แรงงานคน
10. กล้องถ่ายภาพ

เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล

1. ไม้บรรทัดวัดขนาด
2. ไมโครมิเตอร์สำหรับวัดขนาดในห้องปฏิบัติการ
3. เครื่องชั่งอัตราส่วน
4. เครื่องทดสอบแรงดึง
5. เครื่องทดสอบความทนฉีกขาด
6. เครื่องทดสอบความแข็ง การยุบตัวจากแรงกดอัด

วัสดุขึ้นทดสอบคุณสมบัติ

ตารางประเมินการทดสอบคุณสมบัติเป็นตารางสำหรับประเมินผลการทดสอบคุณสมบัติ  
กายภาพและเชิงกลในแต่ละด้าน ที่ทำการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยางพารา

#### 5.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง ศึกษาพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว  
ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็นตอนๆ ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำ  
ยางพาราและเปลือกมะพร้าวด้วยตารางวิเคราะห์และคำบรรยาย

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว โดยการหา  
ค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D) ของการทดสอบในแต่ละด้าน แล้ว  
นำเสนอในรูปแบบของตาราง

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง ของคุณสมบัติเชิงกลของน้ำ ยางพาราผสมขุยมะพร้าว ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดยใช้สถิติ Kruskal One-Way Analysis of Variance หรือ H- Test ของการทดสอบในแต่ละด้าน แล้วนำเสนอในรูปแบบของตาราง

ตอนที่ 4 สรุปแนวทางการนำวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ไปใช้งานได้ตรง ตามคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลที่ได้จากการทดสอบ

### 5.1.5 ผลการวิจัย

จากการนำน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว มาทดสอบตามกระบวนการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มี ผลดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำยางพาราและเปลือก มะพร้าวด้วยตารางวิเคราะห์และคำบรรยาย

จากการทดสอบ สรุปได้ว่า ส่วนผสมที่เหมาะสมต่อการนำไปทดสอบคุณสมบัติเชิงกล ได้แก่ น้ำยางพาราและ ขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 1:2 ,1:4 , 1:6 เนื่องจากการทดสอบทางกายภาพนั้น พบว่า ขุยมะพร้าวมีลักษณะที่ละเอียด สามารถย่อยได้ดีด้วยวิธีการตากแห้ง และนำไปคัดแยกจาก เส้นใยและร่อนให้ละเอียดได้จากตะแกรง โดยมีคุณสมบัติที่สามารถแทรกซึมเข้ากับน้ำยางพาราขึ้น ด้วยการผสมตามอัตราส่วน โขยขุยมะพร้าวและงานให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จะพบว่า มีฟองอากาศ น้อยมากกว่า เส้นใยและขุยมะผสมเส้นใย ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนั้นจะพบปัญหาในการหล่อตามพิมพ์และ เนื้อความละเอียดของขนาดเส้นใย ซึ่งซึมเข้ากับน้ำยางขึ้น ได้ยาก จะมีลักษณะคล้ายกับการเคลือบจึง มีส่วนผสมที่แยกตัวกัน แต่ส่วนของขุยมะพร้าวนั้นเมื่อแห้งจะมีสีคล้ายกับยางแผ่นรมควัน โดย สามารถหล่อเป็นแผ่นได้ตามขนาดที่ต้องการจากแม่พิมพ์ที่กำหนด พิจารณาจากภาพประกอบที่ 4.1 ขุยมะพร้าวอยู่เป็นภาพตรงกลาง

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว โดยการหาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D) ของการทดสอบในแต่ละด้าน แล้วนำเสนอในรูปแบบของตาราง

#### 1. สมบัติการรับแรงดึง (tensile strength,elongation modulus)

จากการทดสอบสมบัติแรงดึงของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ จำนวนละ 5 ชิ้น โดยตัดขนาดชิ้นงานตามมาตรฐานการทดสอบเป็นรูป dumbbell : die C หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation,S.D) คือ น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ ทุกอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบแรง ดึงของยางพารา (ISO 37,ASTM D412) ที่กำหนดไว้ที่ 1000-2500 เปอร์เซ็นต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยนำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1: 4 มีสมบัติทนต่อแรงดึงมากที่สุด คือ 1,460 เปอร์เซนต์ นำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:2 มีสมบัติทนต่อแรงดึง 1,340 เปอร์เซนต์ และนำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1: 6 มีสมบัติทนต่อแรงดึงน้อยที่สุด คือ 1,300 เปอร์เซนต์ ตามลำดับ

## 2. สมบัติการรับแรงกดอัด (compressive properties)

จากการทดสอบสมบัติแรงกดอัดของนำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ จำนวนละ 5 ชิ้น โดย หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D) คือ นำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ ทุกอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบแรงกดอัดของยางพารา (ISO 7743) ที่กำหนดไว้ที่ 250 เปอร์เซนต์ ที่อุณหภูมิห้อง 23 มากหรือน้อยกว่า 5 องศา

โดยนำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:6 มีสมบัติทนต่อแรงกดอัดมากที่สุด คือ 210 เปอร์เซนต์ นำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:4 มีสมบัติทนต่อแรงกดอัด 195 เปอร์เซนต์ และนำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1: 2 มีสมบัติทนต่อแรงกดอัด น้อยที่สุด คือ 175 เปอร์เซนต์ ตามลำดับ

## 3. ความทนต่อการฉีกขาด (tear strength)

จากการทดสอบความทนต่อการฉีกขาดของนำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 1:4, 1:6 ตามลำดับ จำนวนละ 5 ชิ้น โดย หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D) คือ นำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ ทุกอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบแรงกดอัดของนำยางพารา (ISO 34-1 ,ASTM D624) ที่กำหนดไว้ที่ 10-25 เปอร์เซนต์

โดยนำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:2 มีสมบัติทนต่อแรงฉีกขาดมากที่สุด คือ 12.62 เปอร์เซนต์ นำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1: 4 มีสมบัติทนต่อแรงฉีกขาด 10.39 เปอร์เซนต์ และนำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1: 6 มีสมบัติทนต่อแรงฉีกขาด น้อยที่สุด คือ 9.55 เปอร์เซนต์ ตามลำดับ

## 4. ความแข็ง (Shore A, Shore D Hardness )

จากการทดสอบความแข็งของนำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ จำนวนละ 5 ชิ้น โดยมีลักษณะเป็นผิวเรียบหนาอย่างน้อย 6 มม. และ หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D) คือ นำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ 1:2 ,1:4, 1:6 ตามลำดับ ทุกอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบแรงกดอัดของยางพารา (ASTM D2240) ที่กำหนดไว้ที่ 8.050 เปอร์เซนต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:6 มีสมบัติความแข็งมากเกินมาตรฐานคือ 9.53เปอร์เซ็นต์ น้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:4 มีสมบัติความแข็งที่ 8.03 เปอร์เซ็นต์ และน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:2 มีสมบัติความแข็งที่ 9.55 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

### 5. การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (compression set)

จากการทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2 1:4, 1:6 ตามลำดับ จำนวนละ 5 ชิ้น โดย หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D) คือ น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ 1:2, 1:4, 1:6 ตามลำดับ ทุกอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบแรงกดอัดของน้ำยางพารา (ASTM D2240) ที่ กำหนดไว้ที่ 250 เปอร์เซ็นต์ที่อุณหภูมิห้อง น้อยหรือมากกว่า 5 องศา

โดยน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:2 มีสมบัติแรงกดอัด คือ 225 เปอร์เซ็นต์ น้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:4 มีสมบัติแรงกดอัด ที่ 200 เปอร์เซ็นต์ และน้ำยางพาราขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 1:6 มีสมบัติแรงกดอัด ที่ 185 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

ตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราผสมขุยมะพร้าว ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดยการทดสอบแบบ Kruskal One-Way Analysis of Variance หรือ H Test ของการทดสอบในแต่ละด้าน แล้วนำเสนอในรูปแบบของตาราง

#### 1. สมบัติการรับแรงดึง (tensile strength, elongation modulus)

การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านการทดสอบแรงดึงพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่าง ของคุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่ต่างกัน มีสมบัติการรับแรงดึงไม่แตกต่างกันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ .05

#### 2. สมบัติการรับแรงกดอัด (compressive properties)

การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านการทดสอบการรับแรงกดอัดพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่าง ของคุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ต่างกันมีสมบัติการทดสอบการรับแรงกดไม่แตกต่างกันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ .05

#### 3. ความทนต่อการฉีกขาด (tear strength)

การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านการทดสอบความทนต่อการฉีกขาดพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติ

เชิงกลของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ต่างกันมีสมบัติการทดสอบความทนต่อการฉีกไม่แตกต่างกันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ .05

#### 4. ความแข็ง (Shore A, Shore D Hardness)

การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านการทดสอบความแข็งพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ต่างกันมีสมบัติด้านการทดสอบความแข็งแตกต่างกันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ .05

#### 5. การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (compression set)

การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลตามอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อขุยมะพร้าว ด้านการการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติเชิงกลของยางพาราและขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่ต่างกันมีสมบัติการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดแตกต่างกันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ตอนที่ 4 สรุปแนวทางการนำวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ไปใช้งานได้ตรงตามคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลที่ได้จากการทดสอบ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวนั้น พบว่ามีคุณสมบัติที่อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานของน้ำยางพาราในเรื่องของสมบัติการรับแรงดึง (Tensile Strength, Elongation, Modulus) คุณสมบัติการรับแรงกดอัด (Compressive properties) การทนทานต่อการฉีกขาด (Tear strength) การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (compression set) และ ความแข็ง (Shore A, Shore D hardness) ซึ่งสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางพาราเป็นวัสดุได้ เป็นผลิตภัณฑ์จำพวก แผ่นยางกันลื่น เพราะวัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวมีคุณสมบัติทนต่อแรงกดอัดได้เทียบเคียงยางพารา ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนในงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น ฝาจุครอบขาเก้าอี้ แผ่นยางรองกระจกโต๊ะกลาง และ การทดสอบสมบัติ ความแข็ง (Shore A, Shore D hardness) ของน้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 1:6 มีสมบัติความแข็งเกินมาตรฐาน เนื่องจากส่วนผสมของขุยมะพร้าวมีมากเกินไป ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน

## 5.2 อภิปรายผล

จากผลการวิจัยในการศึกษาพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมยางพารา จึงส่งผลให้วัสดุน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว มีคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลผลของการวิจัยที่ผ่านมา ในเรื่องของการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ซึ่งให้ผลการทดสอบในด้านต่างๆ ดังนี้

### 1. สมบัติการรับแรงดึง (tensile strength, elongation modulus)

จากผลการทดสอบพบว่า วัสดุจากน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอยู่ในมาตรฐาน การทดสอบแรงดึงของยางพารา (ISO 37, ASTM D412)

เนื่องด้วยสมบัติการรับแรงดึงที่ได้จากการทดสอบชิ้นวัสดุตัวอย่างนั้น ในอัตราส่วนของวัสดุคือ น้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ที่ใช้ในการประสานวัสดุเข้าด้วยกัน มีการยึดเกาะกันอย่างสม่ำเสมอด้วยเนื้อของวัสดุที่พอดีตามปริมาณที่ใช้ที่เหมาะสมจากการคำนวณอัตราส่วนที่กำหนด มีผลให้การรับแรงดึงเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแรงดึงของยางพารา (ISO 37, ASTM D412)

### 2. สมบัติการรับแรงกดอัด (compressive properties)

จากผลการทดสอบพบว่า วัสดุจากน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอยู่ในมาตรฐานการทดสอบแรงกดอัดของยางพารา (ISO 7743)

เนื่องด้วยสมบัติการรับแรงกดอัดที่ได้จากการทดสอบชิ้นวัสดุตัวอย่างนั้น ตามอัตราส่วนที่กำหนดของวัสดุคือ น้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ที่ใช้ในการประสานวัสดุเข้าด้วยกัน มีการยึดเกาะกันอย่างสม่ำเสมอด้วยเนื้อของวัสดุที่พอดีตามปริมาณที่ใช้ที่เหมาะสมจากการคำนวณอัตราส่วนที่กำหนด มีผลให้ การรับแรงกดอัดเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแรงกดอัดของยางพารา (ISO 7743)

### 3. ความทนต่อการฉีกขาด (tear strength)

จากผลการทดสอบพบว่าวัสดุจากน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความทนต่อการฉีกขาด (ISO 34-1, ASTM D624)

เนื่องด้วยความทนต่อการฉีกขาดที่ได้จากการทดสอบชิ้นวัสดุตัวอย่างนั้น ตามอัตราส่วนที่กำหนดของวัสดุคือ น้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ที่ใช้ในการประสานวัสดุเข้าด้วยกัน มีการยึดเกาะกันอย่างสม่ำเสมอด้วยเนื้อของวัสดุที่พอดีตามปริมาณที่ใช้ที่เหมาะสมจากการคำนวณอัตราส่วนที่กำหนด มีผลให้ความทนต่อการฉีกขาด เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบความทนต่อการฉีกขาดของยางพารา (ISO 34-1, ASTM D624) คือ 10-25 โดยที่วัสดุชิ้นนั้นอยู่ในค่ามาตรฐานที่ค่อนข้างน้อย คือเกินมาตรฐานมาไม่มาก เพราะสาเหตุการผสมอัตราส่วนที่ได้กำหนด

### 4. ความแข็ง (Shore A, Shore D Hardness)

จากผลการทดสอบพบว่า วัสดุจากน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความแข็งของยางพารา (ASTM D2240) จำนวน 2 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วน 1:2 และเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1:4เนื่องด้วยสมบัติความแข็งของวัสดุ ที่ได้จากการทดสอบชิ้นวัสดุตัวอย่างนั้นตามอัตราส่วนที่กำหนดของวัสดุคืบ คือ น้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ที่ใช้ในการประสานวัสดุเข้าด้วยกัน มีการยึดเกาะกันอย่างสม่ำเสมอด้วยเนื้อของวัสดุคืบ ที่พอดีตามปริมาณที่ใช้อย่างเหมาะสมจากการคำนวณอัตราส่วนที่กำหนด มีผลให้การทดสอบความแข็ง เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ การทดสอบความแข็ง (ASTM D2240) ส่วนวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวอัตราส่วน 1:6 นั้น มีผลเกินมาตรฐานการทดสอบความแข็งของวัสดุ เนื่องจาก ส่วนผสมของขุยมะพร้าวต่อยางพารา ไม่เหมาะสมกัน ยางพารา 1 ส่วน นั้นน้อยเกินไป ทำให้ส่วนประกอบที่ได้เป็นขุยมะพร้าวส่วนมาก เมื่อทิ้งไว้อุณหภูมิห้อง เลยทำให้เกิดการแข็งตัว เนื่องจากคุณสมบัติของยางพารามีความเหนียว เชื่อมประสาน เลยทำให้เซตตัวหลังจากรอระยะเวลาให้วัสดุประสานกัน เมื่อนำมาตัดเป็นชิ้น ทดสอบและทำการทดสอบ จึงมีลักษณะแข็งคล้ายกับแผ่นซีลียอด จึงไม่เหมาะสมที่จะนำวัสดุในอัตราส่วน 1:6 มาใช้ในการผลิตทดแทนยางพารา

### 5. การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (compression set)

จากผลการทดสอบพบว่าวัสดุจากน้ำยางพาราและขุยมะพร้าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบแรงกดอัดของยางพารา (ASTM D2240)

เนื่องด้วยการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดที่ได้จากการทดสอบชิ้นวัสดุตัวอย่างนั้น ยางพาราและ ส่วนผสมตามอัตราส่วนของขุยมะพร้าว ตามอัตราส่วนที่กำหนดของวัสดุคืบ คือ น้ำยางพาราและขุยมะพร้าว ที่ใช้ในการประสานวัสดุเข้าด้วยกัน มีการยึดเกาะกันอย่างสม่ำเสมอด้วยเนื้อของวัสดุคืบ ที่พอดีตามปริมาณที่ใช้อย่างเหมาะสมจากการคำนวณอัตราส่วนที่กำหนด มีผลให้การยุบตัว เนื่องจากแรงอัด เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (ASTM D2240)

## 5.3 ข้อเสนอแนะ

### 5.3.1 การนำผลการวิจัยไปใช้

วัสดุที่ได้จากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว มีคุณสมบัติที่อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมยางพาราซึ่งสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางพารา ยางแผ่น เป็นวัสดุได้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จำพวก แผ่นยางกันลื่น เพราะวัสดุยางพาราและเปลือกมะพร้าวมีคุณสมบัติที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถใช้งานได้เทียบเคียงยางพารา ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนในงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น ฝา จุกครอบขาเก้าอี้ แผ่นยางรองขอบกระจกโต๊ะกลาง โดยการออกแบบให้คู่มือเหมาะสมกับงาน ผลิตภัณฑ์ให้คู่มือคุณค่าและราคาต่อไป

### 5.3.2 การวิจัยครั้งต่อไป

1. การพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว ควรมีการพัฒนาปรับปรุงอัตราที่แตกต่างกันโดยเพิ่มปริมาณส่วนของเปลือกมะพร้าว และ นำสารเคมีที่ช่วยเป็นตัวเชื่อมมาผสมเพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับยางพารามากยิ่งขึ้น

2. ในการพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราครั้งต่อไปผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ให้มีการนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ประเภทอื่นๆมาใช้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ในการศึกษาวิธีการขึ้นรูป โครงสร้างชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของการนำน้ำยางพาราไปใช้ในการออกแบบ ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการพัฒนาการขึ้นรูปในวิธีการที่เหมาะสม และง่ายต่อส่วนผสมของน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวเนื่องจากการกระจายตัวและการแข็งตัวตามระยะเวลาของขนาด ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์

4. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า วัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว มีคุณสมบัติความยืดหยุ่นได้ดี สามารถนำไปใช้งานได้เทียบเคียงยางพารา และประกอบกับคุณสมบัติของขุยมะพร้าวที่สามารถดูดและซึมซับน้ำได้ดี จึงเหมาะแก่การนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเพิ่มคุณค่าของวัสดุได้ เช่น เบาะรองนั่งสมาธิ ที่นอนยางพารา ฯลฯ

## บรรณานุกรม

กรมส่งเสริมการเกษตร.2540.คู่มือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ยางพารา.กลุ่มยางพารา:กองส่งเสริมพืชสวน

ชูศรี วงศ์รัตน์.2541.สถิติเพื่อการวิจัย.กรุงเทพฯ:เทพนิมิตการพิมพ์

พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. 2545. วิธีวิทยาการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์.

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรรณณี สีกิจจะวัฒน์.2548.ระเบียบวิธีวิจัย.กรุงเทพฯ:โครงการตำราคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

พิชิต เลี่ยมพิพัฒน์.2518.การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.กรุงเทพฯ:บริษัทโรงงาน

อุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด.

พิชิต เลี่ยมพิพัฒน์.2540.พลาสติก.กรุงเทพฯ: หจก.สัมพันธ์พาณิชย์.

ยุทธพงษ์ กัยวรรณ.2543.พื้นฐานงานวิจัย.กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาสน์

วารสารณ์ ขจรไชยกูล. 2525. น่ายาง. เอกสารวิชาการเลขที่ 109 ศูนย์วิจัยยางสงขลา

สถาบันวิจัยยาง. 2545. การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปยางพารา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

สถาพร ดิบุญมี ณ ชุมแพ. 2550. การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ

โอเดียนส โตร์.

สถาพร ดิบุญมี ณ ชุมแพ. 2545. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 5. กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์

แอนด์ พรินติ้ง.

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ,

<http://www.thaitextile.org/statistic/Textile%20Stat.%20Jan.-Jan.03.xls> 2000.

สาคร คันชโชติ.กรรมวิธีการผลิต.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โอเดียนส โตร์,2528.

สาคร คันชโชติ.วัสดุและกรรมวิธีการผลิต.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โอเดียนส โตร์,2529.

สารานุกรมไทยเรื่องเส้นใยจากธรรมชาติ ค้นข้อมูล. แหล่งที่มา : จินดา จันทร้ออน

<http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK14/chapter8/t17-8-11.htm#sect1>

สารานุกรมไทยฉบับกาญจนาภิเษก. 2542 ข. “ยางพารา”. ค้นข้อมูล. แหล่งที่มา :

<http://kanjanapisek.or.th/KP6/BOOK3/chapter4/t3-4-11.htm#sect1>

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2550. การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร. วารสารการพยากรณ์

ผลผลิตการเกษตร, ปีที่ 24, ฉบับที่ 8, หน้า 1-7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค).2549.การพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติ.ค้นข้อมูล.

แหล่งที่มา [www.mtec.or.th](http://www.mtec.or.th)

ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ยาง.2545.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง.วารสารการแปรรูปยางพารา, ปีที่ 24, ฉบับที่ 8, หน้า 9-18

อรสรวง แสงสุก สัมภาษณ์ ภาณุมาศ เหมมณี เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2552 ต.คองส์ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

อภิรักษ์ สุประเสริฐ.2548.รายงานการวิจัยหุ่นจำลองยางพารา. กรุงเทพมหานคร: คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อุดมศักดิ์ สาริบุตร.2549.เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.กรุงเทพฯ: โอเดียนส โตร์.

อุดมศักดิ์ สาริบุตร. 2550. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์. กรุงเทพฯ : โอเดียนส โตร์.

Horrocks, A.R., and Anand, S.C., "**Handbook of Technical Textiles**",2000 The Textile Institute, Woodhead Publishing Limited.

Hearle, W. S., "**High-Performance Fibres**" The Textile Institute, Woodhead Publishing Limited

John G. Haygreen and Jim L. Bowger. **Forest Products and Wood Science**. 1989. State University, America,

Kadolph, S. J., and Langford, A.L., "**Textiles**", 8th edition, Prentice-Hall, Inc.

Gupta, V.B., and Kothari, V.K., "**Manufactured Fibre Technology**" Chapman & Hall



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



คำสั่งคณะกรรมการอุดมศึกษา  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ที่ ๐๔๕ / 2553

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและ  
เค้าโครงวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบสำรอง ของ นางสาวอรสรวง แสงสุก

เพื่อให้การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรสรวง แสงสุก รหัสประจำตัว 50063659 เป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรึกษาและพิจารณาหัวข้อและเค้าโครง  
วิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ.ว่าที่ ร.ท. พิชัย	สศภิบาล	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รศ.อุดมศักดิ์	สาริบุตร	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

2. คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

รศ.สถาพร	คีนุญมี ณ ชุมแพ	ประธานกรรมการ
รศ.ว่าที่ ร.ท. พิชัย	สศภิบาล	กรรมการ
รศ.อุดมศักดิ์	สาริบุตร	กรรมการ
ดร.อภิศักดิ์	สินธุภัก	กรรมการ
รศ.นพคุณ	นิสามณี	กรรมการ (กรรมการภายนอก)

3. คณะกรรมการสอบสำรอง

ดร.เกรียงศักดิ์	เขี้ยวมั่ง	กรรมการ (อาจารย์บัณฑิตพิเศษ)
ดร.จตุรงค์	เลาหะเพ็ญแสง	กรรมการ (อาจารย์บัณฑิตประจำ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์ พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์)

คณบดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ประกาศคณะกรรมการอุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง ผลการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

คณะกรรมการอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ขอประกาศรายชื่อหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ให้ดำเนินการดังนี้

นางสาวอรสรวง แสงสุก รหัสประจำตัว 50063659 ให้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาและพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว (Study and Development Material from Para Rubber and Coconut Cover)” โดยมี รศ.วาทิร.ท. พิชัย สดกิบาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รศ.อุดมศักดิ์ สาริบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ทั้งนี้ให้นักศึกษาค้นคว้าและเขียนวิทยานิพนธ์ โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดในระเบียบของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์ พิระวุฒิ สุวรรณจันทร์)

คณบดี



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร.3692

ที่ ศธ 0524.04 / 0717

วันที่ 11 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาวัสดุจากยางพาราและเปลือกมะพร้าวเพื่อการวิจัย

เรียน รศ.ดร.อิทธิพล แจ่มจัต

ด้วย นางสาวอรสรวง แสงสุก นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาพัฒนาวัสดุจากยางพาราและเปลือกมะพร้าว” โดยมี รศ.ว่าที่ร้อยโทพิชัย สดภิบาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รศ.อุดมศักดิ์ สารินบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาวัสดุจากยางพาราและเปลือกมะพร้าวและให้ข้อมูลส่วนผลผสมยางพาราเพื่อการวิจัยของ นางสาวอรสรวง แสงสุก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จระเสกข์ ตรีเมธสุนทร)

รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านบัณฑิตศึกษา

ปฏิบัติกรแทนคณบดี



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร.3692  
ที่ ศธ 0524.04 / 0762 วันที่ 15 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลองใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัย

เรียน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ด้วย นางสาวอรสรวง แสงสุก นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาพัฒนาวัสดุจากยางพาราและเปลือกมะพร้าว” โดยมี รศ.ว่าที่ ร.ท.พิชัย สดภิบาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รศ.อุดมศักดิ์ สาริมุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ในการทำวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาจำเป็นต้องขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติวัสดุจากชิ้นงานตัวอย่าง ณ ห้องปฏิบัติการทดลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้ นางสาวอรสรวง แสงสุก ทดลองใช้วัสดุจากชิ้นงานตัวอย่างมาทำการทดสอบเพื่อการวิจัยภายในคณะของท่านได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสเสกข์ ตรีเมธสุนทร)

รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านบัณฑิตศึกษา

ปฏิบัติการแทนคณบดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ที่ ศธ 0524.04/ 0762

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

15 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลองใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัย

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ด้วย นางสาวอรสรวง แสงสุก นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาพัฒนาวัสดุจากยางพาราและเปลือกมะพร้าว” โดยมี รศ.ว่าที่ ร.ท.พิชัย สดกภิบาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รศ.อุดมศักดิ์ สาริบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ในการทำวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาจำเป็นต้องขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติ วัสดุจากชิ้นงานตัวอย่าง ณ ห้องปฏิบัติการทดลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดอนุญาตให้ นางสาวอรสรวง แสงสุก ทดลอง ใช้วัสดุจากชิ้นงานตัวอย่างมาทำการทดสอบเพื่อการวิจัยภายในสถานศึกษาของท่านได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จระเสกข์ ตรีเมธสุนทร)

รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านบัณฑิตศึกษา

ปฏิบัติการแทนคณบดี


ส่วนบริหารงานทั่วไป

โทร. 02-737-3000 ต่อ 3692

โทรสาร. 02- 326-4325

ติดต่อนักศึกษา โทร.089-0005-145

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาคผนวก ข  
ตัวอย่างแนวทางออกแบบผลิตภัณฑ์  
ด้วยวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ตัวอย่างการนำวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวในการทำผลิตภัณฑ์


เพื่อเป็นแนวทางในการนำวัสดุจากน้ำยางพาราและเปลือกมะพร้าวในการทำผลิตภัณฑ์ ไปใช้สำหรับทำผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานต่อไป ดังนี้

### 1. แผ่นยางกันลื่น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2. ส่วนประกอบในงานเฟอร์นิเจอร์



ผลิตเป็นชิ้นส่วนแยกกันก่อนประกอบ




วัสดุอย่างพาราและยูเมะพร้าว นำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนในงานเฟอร์นิเจอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### การทำชิ้นงานเพื่อการทดสอบคุณสมบัติเชิงกล



นำน้ำยารักษาและขุยมะพร้าวทุกอัตราส่วนหล่อใส่พิมพ์เป็นแผ่นขนาด 30X30 ซม.



สังเกตุและบันทึกภาพการกระจายตัว



รอการเซตตัวและนำมาตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 3 วัน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ผสมขุยมะพร้าวตามอัตราส่วนคลุกให้เข้ากัน



ลักษณะการกระจายตัวของน้ำยางพาราเมื่อผสมกับขุยมะพร้าว



ลักษณะพื้นผิววัสดุขุยมะพร้าวและน้ำยางพาราหลังจากตากแดดจะมีสีน้ำตาลเข้ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## ขั้นตอนการทดสอบเชิงกล



ตัดชิ้นงานตามขนาดที่ต้องการ ใช้ทดสอบ ตามพิมพ์ด้วยเครื่องตัด



เครื่องตัดเป็นรูปตามมาตรฐานที่ต้องการทดสอบ (ดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก ง )



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


การวัดขนาดด้วยไมโครมิเตอร์ เพื่อให้ได้ความยาว ความกว้างที่ละเอียดกว่าไม้บรรทัด



ชิ้นงานที่ตัดด้วยเครื่องตัดตามพิมพ์ เพื่อนำมาทดสอบคุณสมบัติเชิงกล



เครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกล ด้านการทดสอบแรงดึง



การทดสอบแรงดึง ขณะใช้เครื่องทดสอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องมือทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ	ขนาดชิ้นงาน
สมบัติการรับแรงดึง (tensile, strength, elongation, modulus)	ISO 37 ASTM D 412	รูป dumbbell : type I รูป dumbbell : die C
สมบัติการรับแรงกดอัด (Compressive properties)	ISO 7743 ASTM D 575	ทรงกระบอก; เส้นผ่านกลาง 29 มม. สูง 12.5 มม. ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 28.6 มม. สูง 12.5 มม.
ความทนทานต่อการฉีกขาด (tear strength)	ISO 34-1 ASTM D 624	รูปทรง die : crescent รูปทรง die : B
ความแข็ง (Shore A, Shore D hardness)	ISO 7619-1 ASTM D 2240	ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม
การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (compression set)	ASTM D 395	ทรงกระบอก; เส้นผ่านกลาง 29 มม. สูง 12.5 มม. หรือทรงทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. สูง 6 มม.
-AKRON ABRASION	BS 903 :Part A9 (Method B)	ทรงกระบอก; เส้นผ่านกลางภายนอก 63.5 มม. ทรงกระบอก; เส้นผ่านกลาง 12.7 มม. หนา 12.5 มม.
การกระเด้งกระดอน (rebound resilience)	BS 903 :Part A8	กว้าง 8 มม. ยาว 40 มม. หนา 4 มม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องมือทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ	ขนาดชิ้นงาน
ความต้านทานต่อการขัดถู (abrasion resistance) -DIN abrasion	ASTM D 5936	ทรงกระบอก;เส้นผ่านกลาง 16 มม. สูง 6 มม.
	ISO 4649	ทรงกระบอก;เส้นผ่านกลาง 16 มม. สูง 6 มม.
	BS 903 :Part A9 (Method A)	ทรงกระบอก;เส้นผ่านกลาง 16 มม. สูง 6 มม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบคุณสมบัติแรงดึง สมบัติการรับแรงกดอัด ความทนต่อการฉีกขาด ความแข็งและการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:2

	Fm (N)	Rm (N/mm <sup>2</sup> )	At %	E (N/mm <sup>2</sup> )	Maximum Strength (N/mm)	Rt 1 300.0 (N/mm <sup>2</sup> )
Sample 1	41.65	1.114	1300	0.9954	0.0000	0.3638
Sample 2	97.30	2.550	1556	0.1272	0.0000	0.1979
Sample 3	85.86	2.208	1466	0.1155	0.0000	0.4562
Sample 4	84.71	1.934	1460	0.0976	0.0000	0.4185
Sample 5	68.97	1.842	1355	0.1094	0.0000	0.3782
Mean	75.70	1.930	1242	0.0899	0.0000	0.3689
Std dev	21.54	0.533	491.3	0.0514	0.0000	0.1000
C.O.V	28.46	27.62	39.56	57.15	0.0000	27.12
Range	55.65	1.436	1184	0.1272	0.0000	0.2583
Maximum	97.30	2.550	1556	0.1272	0.0000	0.4562
Minimum	41.65	1.114	372.4	0.0000	0.0000	0.1979
Median	84.71	1.934	1460	0.1094	0.0000	0.3938

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 11. ขนาดชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบคุณสมบัติ

	Sample Width (mm)	Sample Thick' (mm)
Sample 1	6.80000	5.50000
Sample 2	7.20000	5.30000
Sample 3	7.20000	5.40000
Sample 4	7.30000	6.00000
Sample 5	7.20000	5.20000
Mean	7.140	5.480
Std dev	0.195	0.311
C.O.V	2.730	5.683
Range	0.5000	0.8000
Maximum	7.300	6.000
Minimum	6.800	5.200
Median	7.200	5.400

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบคุณสมบัติแรงดึง สมบัติการรับแรงกดอัด ความทนต่อการฉีกขาด ความแข็งและการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:4

	FM (N)	Maximum Strength (N/mm)	Sample Thick' (mm)
Sample 1	98.53	16.42	9.10000
Sample 2	108.2	18.04	9.00000
Sample 3	62.35	10.39	6.20000
Sample 4	64.90	10.82	6.10000
Sample 5	130.7	21.79	6.00000
Mean	92.95	15.49	7.280
Std dev	29.22	4.87	1.618
C.O.V	31.44	31.44	22.22
Range	68.39	11.40	3.100
Maximum	130.7	21.79	9.100
Minimum	62.35	10.39	6.000
Median	98.53	16.42	6.200

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบคุณสมบัติแรงดึง สมบัติการรับแรงกดอัด ความทนต่อการฉีกขาด ความแข็งและการ  
ยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:6

Sample 1	109.6	1.739	1396	0.0970	0.0000	0.3866
Sample 2	70.08	1.120	944.8	0.1130	0.0000	0.2787
Sample 3	99.29	1.587	1339	0.0975	0.0000	0.4167
Sample 4	98.57	1.565	1316	0.0957	0.0000	0.3990
Sample 5	79.52	1.258	1429	0.0806	0.0000	0.2465
Mean	91.40	1.454	1285	0.0968	0.0000	0.3455
Std dev	16.12	0.255	195.3	0.0115	0.0000	0.0772
C.O.V	17.63	17.56	15.20	11.84	0.0000	22.36
Range	39.47	0.6187	484.0	0.0323	0.0000	0.1701
Maximum	109.6	1.739	1429	0.1130	0.0000	0.4167
Minimum	70.08	1.120	944.8	0.0806	0.0000	0.2456
Median	98.57	1.565	1339	0.0970	0.0000	0.3866

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	Sample Width (mm)	Sample Thick' (mm)
Sample 1	7.00000	9.00000
Sample 2	6.80000	9.20000
Sample 3	6.80000	9.20000
Sample 4	7.00000	9.00000
Sample 5	7.10000	8.90000
Mean	6.940	9.060
Std dev	0.134	0.134
C.O.V	1.933	1.481
Range	0.3000	0.3000
Maximum	7.100	9.200
Minimum	6.800	8.900
Median	7.000	9.000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวอรสรวง แสงสุก
วัน เดือน ปี เกิด	10 มิถุนายน 2528
ที่อยู่	4/1292 ซอย 34/6 หมู่บ้านสหกรณ์ ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 081-3681704
ประวัติการศึกษา	2546 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิชาออกแบบ สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง 2548 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม ภาควิชา ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2550 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง