


กำลังรับแรงของไม้เต็งและไม้ยางที่ความชื้นแตกต่างกัน

STRENGTH OF SHAREA OBTUSE WOOD & DIPTEROCAPUS
WOOD IN VARIED MOISTURE CONTENT.



โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต


สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2556

กำลังรับแรงของไม้เต็งและไม้ยางที่ความชื้นแตกต่างกัน

STRENGTH OF SHAREA OBTUSE WOOD & DIPTEROCAPUS
WOOD IN VARIED MOISTURE CONTENT.



โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2556

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

STRENGTH OF SHAREA OBTUSE WOOD & DIPTEROCAPUS
WOOD IN VARIED MOISTURE CONTENT.



A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

2013

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ใบรับรองโครงการพิเศษ


หัวข้อโครงการพิเศษ กำลังรับแรงของไม้เต็งและไม้ยางที่ความชื้นแตกต่างกัน
นักศึกษา นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทองช้อย รหัสนักศึกษา 53010427
นาย ทศพล แก้วอินทร์ รหัสนักศึกษา 53010577
นาย นพดล พิมพ์พิสิฐถาวร รหัสนักศึกษา 53010785
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ แหลมทอง เหล่าคงถาวร
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ	ลายมือชื่อ
ผศ. สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ ผศ.ดร. นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช รศ. แหลมทอง เหล่าคงถาวร	

วัน/เดือน/ปี ที่สอบ 25 มีนาคม 2557 เวลาสอบ 10.00-11.00 น.

สถานที่สอบ ณ อาคาร CCA ห้อง 301

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับรองแล้ว

(..........)

รศ.สุพจน์ ศรีนิล

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ	กำลังรับแรงของไม้เต็งและไม้ยางที่ความชื้นแตกต่างกัน	
นักศึกษา	นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทองซ้อย	รหัสนักศึกษา 53010427
	นาย ทศพล แก้วอินทร์	รหัสนักศึกษา 53010577
	นาย นพดล พิมพ์พิสิฐถาวร	รหัสนักศึกษา 53010785
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ แหลมทอง เหล่าคงถาวร	
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา	2556	

บทคัดย่อ

ไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ ที่มีกำลังรับแรงแปรผันตามสภาพแวดล้อม แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา กำลังรับแรงของไม้เศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ดังนั้นโครงการพิเศษนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไม้เต็งและไม้ยางในสภาวะความชื้นที่แตกต่างกัน โดยเก็บตัวอย่างไม้เต็ง และไม้ยางมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งในไม้แต่ละชนิดมีการจำแนกตัวอย่างออกเป็น 2 ประเภท คือตัวอย่างไม้ที่แช่น้ำ และตัวอย่างไม้ที่ไม่แช่น้ำ และได้ทำการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไม้ 5 ด้านตามมาตรฐาน ASTM ประกอบด้วย 1.) แรงอัดขนานเสี้ยน 2.) แรงอัดตั้งฉากเสี้ยน 3.) แรงดัด 4.) แรงเฉือนขนานเสี้ยน 5.) แรงดึง จากผลการศึกษาพบว่าไม้ที่ไม่ได้แช่น้ำจะมีกำลังสูงกว่าไม้ที่แช่น้ำ นั้นหมายความว่า ความชื้นในเนื้อไม้จะส่งผลให้กำลังรับแรงของไม้มีค่าลดลง ดังนั้น ผู้ออกแบบหรือผู้ที่จะนำไม้ไปใช้งานควรคำนึงถึงผลกระทบของความชื้นที่ส่งผลให้กำลังรับแรงของไม้ลดลงด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	ปกใน (ภาษาไทย)	ก
	ปกใน (ภาษาอังกฤษ)	ข
	หน้าอุนุมัติ	ค
	บทคัดย่อ (ภาษาไทย)	ง
	บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)	จ
	กิตติกรรมประกาศ	ฉ
	สารบัญ	ช
	สารบัญตาราง	ฌ
	สารบัญรูป	ญ
1	บทนำ	
	1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
	1.2 วัตถุประสงค์	1
	1.3 ขอบเขตการศึกษา	2
	1.4 สมมติฐานที่ใช้ในการศึกษา	2
	1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
2	วรรณกรรมปริทัศน์	
	2.1 บทนำ	3
	2.2 โครงสร้างของเนื้อไม้	3
	2.3 การจำแนกประเภทของเนื้อไม้	4
	2.4 คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้	5
	2.5 ตำหนิของไม้	6
	2.6 ประเภทของไม้และกลสมบัตินี้ของไม้	7
	2.7 การแบ่งคุณภาพชั้นไม้	8
	2.8 มาตรฐานไม้	10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	เรื่อง	หน้า
	2.9 ลักษณะภูมิศาสตร์ของแหล่งวัสดุที่นำมาทดสอบ	12
	2.9.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคเหนือ	12
	2.9.2 ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคตะวันออก	14
3	วิธีการดำเนินการ	
	3.1 แผนผังการดำเนินการ	17
	3.2 อุปกรณ์และวิธีการทดสอบ	18
4	ผลการศึกษา	
	4.1 บทนำ	32
	4.2 ปัจจัยทางด้านความชื้นที่ส่งผลต่อค่ากำลังรับแรงของไม้	33
	4.3 การเปรียบเทียบค่ากลสมบัติต่างๆ ของไม้ 2 ภูมิภาค	34
5	สรุปและข้อเสนอแนะ	
	5.1 สรุปผลการวิจัย	42
	5.2 ข้อเสนอแนะ	43
เอกสารอ้างอิง		44
ภาคผนวก		
	ภาคผนวก ก. ตารางบันทึกผล	ผก 1
	ภาคผนวก ข. ตารางค่ามาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิง	ผข 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	เรื่อง	หน้า
2.1	การแบ่งประเภทของไม้ตามแรงตัดและความทนทานของไม้สั้นๆ	4
2.2	ปริมาณน้ำยาที่ใช้อาบของไม้	5
2.3	ค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ (มาตรฐาน วสท. 1002-16 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 6-2527)	8
2.4	ขนาดของตาไม้ที่ยอมให้ตามมาตรฐาน วสท. 1002-16	9
2.5	ขนาดรอยแตกของไม้ที่ยอมให้ตามมาตรฐาน วสท. 1002-16	10
4.1	แสดงค่าเฉลี่ยกลสมบัติต่างๆ ของไม้เต็งภาคเหนือกับภาคตะวันออก	33
4.2	แสดงค่าเฉลี่ยกลสมบัติต่างๆ ของไม้ยางภาคเหนือกับภาคตะวันออก	34
4.3	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลสมบัติต่างๆ ของไม้เต็ง (ไม้แช่น้ำ) ภาคเหนือกับภาคตะวันออก	34
4.4	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลสมบัติต่างๆ ของไม้ยาง (ไม้แช่น้ำ) ภาคเหนือกับภาคตะวันออก	35
4.5	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลสมบัติต่างๆ ของไม้เต็ง (แช่น้ำ) ภาคเหนือกับภาคตะวันออก	35
4.6	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลสมบัติต่างๆ ของไม้ยาง (แช่น้ำ) ภาคเหนือกับภาคตะวันออก	35

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

รูปที่	เรื่อง	หน้า
2.1	แสดงส่วนต่างๆ ในหน้าตัดไม้	4
2.2	แสดงตำหนิต่างๆ ในเนื้อไม้	6
2.3	แสดงทิศทางที่แรงกระทำต่อไม้	8
3.1	แสดงแผนผังการดำเนินการของโครงการพิเศษ	17
3.2	แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบหาความชื้นและการหดตัว	18
3.3	แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบหาแรงอัดขนานเสี้ยน	19
3.4	แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบหาแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน	20
3.5	แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบหาแรงเฉือนขนานเสี้ยน	21
3.6	แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบหาแรงคด	22
3.7	แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบหาแรงดึง	23
3.8	แสดงตัวอย่างไม้ทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ	24
3.9	แสดงการเตรียมตัวอย่างทดสอบแรงเฉือนขนานเสี้ยนของไม้ (1)	24
3.10	แสดงการเตรียมตัวอย่างทดสอบแรงเฉือนขนานเสี้ยนของไม้ (2)	25
3.11	แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบแรงเฉือนขนานเสี้ยนที่ใช้	25
3.12	แสดงการเตรียมตัวอย่างทดสอบแรงดึงของไม้ (1)	26
3.13	แสดงการเตรียมตัวอย่างทดสอบแรงดึงของไม้ (2)	26
3.14	แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบแรงดึงที่ใช้	27
3.15	แสดงการแช่ขึ้นตัวอย่างไม้ที่ใช้ทดสอบ	27
3.16	แสดงอุปกรณ์ทดสอบแรงเฉือนขนานเสี้ยนของไม้	28
3.17	แสดงอุปกรณ์ทดสอบแรงดึงของไม้	28
3.18	แสดงการทดสอบแรงอัดของไม้ขนานกับแนวเสี้ยน	29
3.19	แสดงการทดสอบแรงอัดของไม้ตั้งฉากกับแนวเสี้ยน	29
3.20	แสดงการทดสอบแรงเฉือนของไม้ขนานกับแนวเสี้ยน	30
3.21	แสดงการทดสอบแรงคดของไม้	30
3.22	แสดงการทดสอบแรงดึงของไม้	31
4.1	แสดงการเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดขนานเสี้ยนของไม้เต็งและไม้ยาง	36
4.2	แสดงการเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดตั้งฉากเสี้ยนของไม้เต็งและไม้ยาง	36
4.3	แสดงการเปรียบเทียบกำลังรับคดของไม้เต็งและไม้ยาง	37

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	เรื่อง	หน้า
4.4	แสดงการเปรียบเทียบกำลังรับเฉือนขนาบเสี้ยนของไม้เต็งและไม้ยาง	37
4.5	แสดงการเปรียบเทียบกำลังรับดิ่งของไม้เต็งและไม้ยาง	38
4.6	แสดงตัวอย่างหลังการทดสอบแรงอัดของไม้ขนานกับแนวเสี้ยน	39
4.7	แสดงตัวอย่างหลังการทดสอบแรงอัดของไม้ตั้งฉากกับแนวเสี้ยน	39
4.8	แสดงตัวอย่างหลังการทดสอบแรงเฉือนของไม้ขนานกับแนวเสี้ยนแสดงตัวอย่าง	40
4.9	หลังการทดสอบแรงดิ่งไม้	40
4.10	แสดงตัวอย่างหลังการทดสอบแรงดัดของไม้	41



1.3 ขอบเขตของการศึกษา

ทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไม้เต็งและไม้ยาง(ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียง) โดยให้มีปริมาณความชื้นที่แตกต่างกันซึ่งคุณสมบัติที่จะนำมาทดสอบมีดังนี้

- 1.) แรงอัดตั้งฉากเสี้ยน (ระหว่างไม้ที่ไม่แช่น้ำและไม้ที่แช่น้ำเป็นระยะเวลา 15 วัน)
- 2.) แรงอัดขนาดเสี้ยน (ระหว่างไม้ที่ไม่แช่น้ำและไม้ที่แช่น้ำเป็นระยะเวลา 15 วัน)
- 3.) แรงดัด (ระหว่างไม้ที่ไม่แช่น้ำและไม้ที่แช่น้ำเป็นระยะเวลา 15 วัน)
- 4.) แรงดึง (ระหว่างไม้ที่ไม่แช่น้ำและไม้ที่แช่น้ำเป็นระยะเวลา 15 วัน)
- 5.) แรงเฉือนขนานเสี้ยน (ระหว่างไม้ที่ไม่แช่น้ำและไม้ที่แช่น้ำเป็นระยะเวลา 15 วัน)

1.4 สมมติฐานที่ใช้ในการศึกษา

- 1.) กำลังรับแรงของไม้ที่สภาวะแห้งมีค่ามากกว่าสภาวะเปียกชื้น
- 2.) ไม้ชนิดเดียวกัน แต่อยู่ต่างภูมิภาคกัน จะมีค่ากำลังการรับแรงที่แตกต่างกันด้วย

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.) ทำให้ทราบความสามารถในการรับแรงของไม้เต็งและไม้ยางในสภาวะความชื้นที่ต่างกัน
- 2.) ทำให้ทราบความสามารถในการรับแรงของไม้เต็งและไม้ยางในภูมิภาคที่แตกต่างกัน
- 3.) พัฒนาความรู้การใช้วัสดุไม้เป็นโครงสร้างอาคารในภูมิภาคที่ต่างกัน

บทที่ 2

วรรณกรรมปริทัศน์

2.1 บทนำ

ไม้ (Wood) เป็นผลผลิตอันยิ่งใหญ่จากธรรมชาติ และวัตถุดิบที่มีค่าอย่างยิ่งนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์เริ่มรู้จักใช้ไม้ในป่ามาประดิษฐ์เครื่องมือในการล่าสัตว์ จวบจนปัจจุบันนี้มนุษย์รู้จักนำไม้มาประกอบโครงสร้างสำหรับรับน้ำหนักได้ตามที่ต้องการ นำไม้ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ฯลฯ

ในไทยไม้ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ไม้ใบแคบ (ไม้เนื้ออ่อน) เป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และมีความแข็งแรงต่ำ ตัวอย่างของไม้ใบแคบ ได้แก่ ยาง สนเขา สนหางกระรอก กะบาก ไม้ประเภทนี้ไม่ค่อยได้ใช้ในงานก่อสร้าง และไม้ใบกว้าง (ไม้เนื้อแข็ง) เป็นไม้ที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพลมฟ้าอากาศ และมีความแข็งแรงสูงกว่าไม้เนื้ออ่อน ตัวอย่างของไม้ใบกว้าง ได้แก่ เต็ง มะค่า ตะเคียน สัก ไม้ประเภทนี้นิยมใช้ในงานก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่


2.2 โครงสร้างของเนื้อไม้

การเจริญเติบโตของต้นไม้จำเป็นต้องอาศัย 3 ส่วนประกอบ ได้แก่

1.) ราก ทำหน้าที่ดูดสารอาหารจากดินไปสู่ใบ และยังทำหน้าที่ยึดลำต้นกับพื้นไม่ให้ต้นไม้ล้มอีกด้วย

2.) ลำต้น ทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารจากรากไปสู่ใบ และยังเป็นโครงสร้างของต้นไม้ให้เชิดชู เรือนยอดไปรับแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสงอีกด้วย

3.) พุ่มใบ ทำหน้าที่ปรุงอาหารด้วย การสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) โดยใช้สารสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) แล้วส่งสารอาหารนั้นมายัง เยื่อเจริญ (Cambium) ซึ่งอยู่บริเวณลำต้น ส่งผลให้ลำต้นมีการเจริญเติบโตโดยการเจริญเติบโตของไม้ จะเกิดขึ้นที่บริเวณเนื้อไม้รอบลำต้นที่เยื่อเจริญเห็นขึ้นไปในแต่ละปี ต้นไม้บางต้นโตเร็วเนื่องจาก ดินดี อากาศดี ส่วนหนามของชั้นที่เจริญนี้อาจเป็นปีละ 3.2-12.7 มิลลิเมตรก็มี แต่ถ้าต้นไม้อยู่ในที่แล้ง ไม่มีทั้งดินและอากาศอาจจะงอกเพียง 6.4-12.7 มิลลิเมตร ในระยะเวลาจนถึง 10-15 ก็มี



รูปที่ 2.1 แสดงส่วนต่างๆ ในหน้าตัดของไม้

2.3 การจำแนกประเภทของไม้

ในปัจจุบันนี้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงมีการแยกประเภทของไม้ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่ กส. 0702/6679 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2517 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับไม้ที่ใช้ในการสร้างในส่วนราชการกรมป่าไม้ ซึ่งมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้

1.) ให้แบ่งไม้ออกเป็น 3 ประเภท โดยถือเอาค่าความแข็งแรงในการตัดของไม้แห้ง และความทนทานตามธรรมชาติของไม้นั้นๆ เป็นเกณฑ์ ดังในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 การแบ่งประเภทของไม้ตามแรงตัดและความทนทานของไม้นั้นๆ

ประเภทของไม้	ความแข็งแรง (ksc)	ความทนทาน (ปี)
ไม้เนื้อแข็ง	สูงกว่า 1,000	สูงกว่า 6
ไม้เนื้อแข็งปานกลาง	600-1,000	2-6
ไม้เนื้ออ่อน	ต่ำกว่า 600	ต่ำกว่า 2

สำหรับไม้ที่มีความทนทานต่ำ หากได้อาบน้ำยาเสียก่อน โดยมีปริมาณน้ำยาตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 2 ก็สามารถเลื่อนขั้นขึ้นไปตามค่าความแข็งแรงได้

2.) สำหรับงานก่อสร้างถาวร หากมีการกำหนดในรายละเอียดแบบแปลนว่า ให้มีการใช้ไม้เนื้อแข็งปานกลางหรือไม้เนื้ออ่อนได้ จะต้องผ่านการอาบน้ำยาซึ่งมีปริมาณตัวยาคือเป็นกิโลกรัมต่อหน่วยปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตรของไม้ที่อาบ หรือไม้ต่ำกว่าที่กำหนดเสียก่อน ดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ปริมาณน้ำยาที่ใช้อบของไม้ (หน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ; kg/m³)

การใช้งาน	ยาประเภทน้ำมัน	ยาประเภทเกลือ	ยาประเภทเกลือ
ใช้ในร่ม	-	-	5.6
ใช้กลางแจ้ง	96	4.8	8.0
ใช้ในที่แฉะชื้น	128	6.4	12.0
ใช้ในน้ำจืด	192	10.0	16.0
ใช้ในน้ำทะเล	320	-	24.0

3.) ไม้ที่ใช้จะต้องไม่มีตำหนิที่จะทำให้ไม้เสียกำลังอย่างรุนแรง กระทั่งไม้ทุกชนิดก็ไม้ให้มิดชิด เว้นแต่จะเป็นไม้ที่ผ่านการอบน้ำมันตามข้อ 2 มาแล้ว

4.) ในข้อที่ 2 ให้บังคับใช้เฉพาะในท้องที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี เชียงใหม่ และลำปาง นอกเหนือจากจังหวัดดังกล่าวนี้ เมื่อใดมีโรงงานอบน้ำยาไม้เกิดขึ้นในจังหวัดใดแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามกำหนดนี้สำหรับท้องที่ในจังหวัดนั้นๆ

2.4 คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้

ไม้เต็ง เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ตามป่าแดงทั่วไปยกเว้นภาคใต้ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อนเมื่อแรกตัด เมื่อทิ้งไว้นานจะเป็นสีน้ำตาลแก่แกมแดง เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบแต่สม่ำเสมอ แข็งแรง เหนียว และทนทานมาก แห้งแล้วเลื่อยและไสกบตกแต่งได้ยาก มีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,040 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำหมอนรางรถไฟ เครื่องมือกลึงกรรม โครงสร้างอาคาร เช่น ตง คาน วงกบประตูหน้าต่าง โครงหลังคา เสา เป็นต้น

ไม้ยาง เป็นต้นไม้สูงใหญ่ ไม่มีกิ่งที่ลำต้น มักขึ้นเป็นหมู่ในป่าดิบชื้น และที่ต่ำชุ่มชื้นบริเวณใกล้เคียงแม่น้ำลำธารในป่าดิบ และป่าอื่นๆทั่วไป ต้นยางชนิดนี้สามารถเผาเอาน้ำมันยางได้ (แต่เป็นคนละชนิดกับต้นยางพารา) ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีแดงเรื่อหรือสีน้ำตาลหม่น เสี้ยนมักตรง เนื้อหยาบแข็งปานกลาง ถ้าใช้ในร่มจะทนทานดี เลื่อยและไสกบตกแต่งได้ดี มีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 640-720 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ในงานก่อสร้างนิยมใช้เป็นไม้ฝา ไม้คร่าว ฝาเพดาน และคร่าวฝา

2.5 ตำหนิของไม้

ไม้ที่ผ่านการแปรรูปมาแล้ว ก่อนที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้างจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของชิ้นไม้ ไม้ให้มีตำหนิมากเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด เพราะถ้าเกินก็จะส่งผลต่อการรับกำลังของไม้เมื่อนำไปใช้งาน โดยทั่วไปตำหนิของไม้อาจเกิดจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ

1. ด้านชีววิทยา เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ปลวก มอด เพรียง
2. ด้านฟิสิกส์ เช่น รอยร้าว รอบปริ ตาไม้ การบิด การโก่งของไม้


ตาไม้ (Knots) คือส่วนที่กิ่งไม้ยื่นออกมาจากลำต้น และขนาดของตาไม้จะมีผลเสียต่อการรับกำลังในงานก่อสร้าง โดยอาจมีผลเสียน้อยในด้านการรับแรงอัดถ้าเกิดอยู่ในไม้เสา แต่ถ้าอยู่ในคานจะมีผลต่อการต้านทานแรงดัดของคานเป็นอย่างมาก

รอยปริ (Checks) คือรอยแตกของไม้ตามแนวเส้น และแนวรัศมีตามขวางกับเส้นวงปี ซึ่งเกิดจากการหดตัวของไม้ที่มีความชื้นไม่เท่ากัน พบมากที่บริเวณปลายไม้ และจะไม่ค่อยมีผลต่อการรับแรงอัด แต่จะมีผลเสียต่อกำลังต้านทานแรงเฉือนกับแรงดึงตั้งฉากเส้น

รอยร้าว (Shakes) คือรอยแตกของไม้ตามแนวยาวระหว่างรอบของเส้นวงปี รอยแตกนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่วงปีกำลังจะงอกขึ้นมาใหม่แล้วมีลมพัดแรงให้ต้นไม้โยกไปมา ทำให้วงปีเก้กกับวงปีใหม่เกาะติดกัน得不สนิท

การบิด (Twist) คือการเสียรูปของไม้โดยการบิดเป็นเกลียว เนื่องจากไม้เสียความชื้น มักเกิดในไม้ที่มีแนวเส้นไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจมีการโค้งหรือการโก่งรวมอยู่ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่างเลยก็ได้

การโก่ง (Spring) คือการเสียรูปของไม้จากการโค้งตัวตามความยาวของแผ่นไม้ ซึ่งจะมองเห็นได้จากทางด้านกว้าง



รูปที่ 2.2 แสดงตำหนิต่างๆ ในเนื้อไม้

2.6 ประเภทของไม้และกลสมบัติของไม้

ไม้ที่เรานำมาใช้ในงานก่อสร้างมีอยู่หลายชนิด และหลายประเภท ซึ่งการรับกำลังก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกใช้ไม้ให้ถูกต้องตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ จะก่อให้เกิดความปลอดภัย และเหมาะสมกับประเภทของงานนั้น ในที่นี้ขอกล่าวถึงมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ที่ได้แบ่งชนิดไม้ไว้ 5 ประเภทคือ ไม้เนื้ออ่อนมาก ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อปานกลาง ไม้เนื้อแข็ง และไม้เนื้อแข็งมาก และได้กำหนดกลสมบัติต่างๆ ของไม้ที่จำเป็นต่อการออกแบบงานโครงสร้าง กลสมบัติของไม้ที่จะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกใช้งาน มีดังนี้

1.) น้ำหนักไม้ (Weight) ไม้ที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง ควรผ่านการผึ่งหรืออบให้เหลือความชื้นประมาณ 12-15 % โดยน้ำหนัก เพื่อลดปัญหาการบิดตัว หดตัว และแตกปริในภายหลัง

2.) ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) เป็นกลสมบัติที่แตกต่างกันไปตามชนิดของไม้ โดยทั่วไปไม้ที่มีน้ำหนัก และความถ่วงจำเพาะสูง มักเป็นไม้ที่ให้กำลังสูงกว่าไม้ที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำ

3.) หน่วยแรงดัด (Bending Stress) เป็นกลสมบัติที่ใช้ออกแบบโครงสร้างประเภทคาน เพื่อให้สามารถกำหนดหน้าตัดที่เหมาะสมที่จะนำมารองรับน้ำหนักบรรทุก

4.) โมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture) เป็นค่าหน่วยแรงดัดของไม้ที่วัดเมื่อถูกแรงดัดประลัยกระทำจนถึงขั้นแตกหัก ซึ่งค่าประลัยที่ได้นี้ก็จะนำไปใช้ในการพิจารณาตามกำหนดค่าหน่วยแรงดัดที่ วสท. อนุญาตให้ใช้ได้

5.) โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elastic) เป็นกลสมบัติในด้านการต้านทานต่อการโก่งตัวของคานในแนวตั้ง โดยทั่วไปไม้ที่มีความชื้นมากจะโก่งตัวมากกว่าไม้ที่ผึ่งแห้งดีแล้วเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกเท่ากัน


6.) หน่วยแรงอัดขนานตามแนวเสี้ยน (Compressive Stress Parallel to Grain) เป็นกลสมบัติที่ใช้พิจารณาในการออกแบบโครงสร้างคานที่ต้องรับแรงอัด เช่น เสา โดยที่การรับแรงของเสาจะเปรียบเสมือนมีเสากลวงเล็กๆ ของเซลล์ไม้หลายๆ เซลล์ช่วยกันยันซึ่งกันและกัน ทำให้รับกำลังได้ดี

7.) หน่วยแรงอัดตั้งฉากกับแนวเสี้ยน (Compressive Stress Perpendicular to Grain) เป็นกลสมบัติที่ใช้พิจารณาในการออกแบบโครงสร้างคานที่ต้องรับแรงอัดเป็นจุด เพื่อตรวจสอบการยุบตัวของเสี้ยนไม้ให้อยู่ในขอบเขตยืดหยุ่นที่ยอมให้เท่านั้น

8.) หน่วยแรงดึงขนานกับเสี้ยน (Tensile Stress Parallel to Grain) เป็นกลสมบัติที่ให้ค่าสูงสุดของไม้ในการออกแบบโครงสร้างไม้ โดยให้ใช้ค่าหน่วยแรงดึงขนานกับแนวเสี้ยนเหมือนกับหน่วยแรงดัดตามที่ วสท. อนุญาต

9.) หน่วยแรงดึงตั้งฉากกับแนวเสี้ยน (Tensile Stress Perpendicular to Grain) เป็นกลสมบัติที่ไม่ค่อยได้ใช้ในการออกแบบ

10.) หน่วยแรงเฉือนขนานกับแนวเสี้ยน (Shearing Stress Along Grain) เป็นกลสมบัติในการต้านทานการแยกออกจากกันของคานไม้ระหว่างครึ่งบนกับครึ่งล่าง โดยจะมีค่ามากที่สุดที่จุดกึ่งกลางความลึกที่ปลายคาน



รูปที่ 2.3 แสดงทิศทางที่แรงกระทำต่อไม้

ตารางที่ 2.3 ค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ (มาตรฐาน วสท. 1002-16 และกฎกระทรวงฉบับที่ 6-2527)

ประเภทของไม้	หน่วยแรงดัดหรือแรงดึงขนานเสี้ยน (kg/cm ²)	โมดูลัสยืดหยุ่น (kg/cm ²)	หน่วยแรงอัด (kg/cm ²)		หน่วยแรงเฉือนขนานเสี้ยน (kg/cm ²)
			ขนานเสี้ยน	ตั้งฉากกับเสี้ยน	
ไม้เนื้ออ่อนมาก	60	78,900	45	12	6
ไม้เนื้ออ่อน	80	94,100	60	16	8
ไม้เนื้อปานกลาง	100	112,300	75	22	10
ไม้เนื้อแข็ง	120	136,300	90	30	12
ไม้เนื้อแข็งมาก	150	189,000	110	40	15

2.7 การแบ่งคุณภาพชั้นไม้

ไม้แปรรูปที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง เราเรียกว่า Timber โดยจะต้องเป็นไม้ก่อสร้างที่ดีปราศจากตำหนิตัวมอด มีหน้าเรียบ เลื่อยได้เหลี่ยมฉาก เมื่อไสแล้วต้องไม่เล็กกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ไม้

ก่อสร้างมาตรฐานตาม วสท. จะแบ่งได้ 4 ประเภท คือ ไม้ก่อสร้างชั้น 1 , ไม้ก่อสร้างชั้น 2 , ไม้ก่อสร้างชั้น 3 และไม้ด้อยคุณภาพ

ในการเปรียบเทียบชั้นมาตรฐานนั้น ให้ยึดมาตรฐานไม้ก่อสร้างชั้น 2 เป็นเกณฑ์

1.) ไม้ก่อสร้างชั้น 1 มาตรฐานกำหนดให้มีตำหนิได้เพียงครึ่งหนึ่งของไม้ก่อสร้างชั้น 2 แต่ไม่ยอมให้มีตำหนิขาด ตามุ และมุมของเสี้ยนขวางจะต้องไม่ชันกว่า 1 ใน 20 กับแนวขอบไม้ทางยาว

2.) ไม้ก่อสร้างชั้น 3 มาตรฐานกำหนดยอมให้มีตำหนิได้ถึง 1.5 เท่าของไม้ก่อสร้างชั้น 2 และมุมของเสี้ยนขวางยอมให้ชันได้ถึง 1 ใน 12 กับแนวขอบของไม้ทางยาว

3.) ไม้ด้อยคุณภาพ เป็นไม้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าไม้ก่อสร้างชั้น 3 ไม่สมควรนำมาใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้าง แต่อาจนำมาเป็นไม้แบบหรือค้ำยันงานเล็กน้อยได้โดยมาตรฐานของไม้ก่อสร้างชั้น 2 กำหนดให้มีตำหนิได้ไม่เกินดังนี้

ตาไม้ ขนาดของตาไม้ให้ถือค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้างที่สุดและแคบที่สุดเป็นหลัก โดยที่ผลบวกของเส้นผ่านศูนย์กลางของตาทั้งหมดที่อยู่ในช่วง 0.25 ของความยาวคานที่จะต้องไม่เกินขนาดความกว้างของไม้ที่มีตา ดังได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 ขนาดของตาไม้ที่ยอมให้ตามาตรฐาน วสท. 1002-16

ขนาดไม้ (cm.)	ความกว้างสูงสุดของรอยแตกหรือรอยร้าว(cm.)	
	บนหน้าแคบและ ¼ จากแต่ละขอบของหน้ากว้าง	บนครึ่งกลางของหน้ากว้าง
7.50	1.90	1.90
10.00	2.50	2.50
15.00	3.75	3.75
20.00	4.40	5.00
25.00	5.00	6.25
30.00	5.30	7.50
35.00	5.60	8.10
40.00	6.25	8.75

หมายเหตุ : ตาหลุด ตามุ รุมอดที่ไม่มีมีตัว ยอมให้มีได้ขนาดเดียวกันกับตาดีซึ่งยึดแน่นกับเนื้อไม้

เส้นขวาง มุมของเส้นขวางจะต้องไม่ชันกว่า 1 ใน 15 กับแนวขอบของไม้ทางยาว
 กระทบ ยอมให้มีได้สำหรับไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างชั่วคราว แต่ถ้าเป็นไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้างถาวรจะยอมให้มีกระทบบนหน้าไม้ทั้ง 4 หน้าได้ไม่เกิน 15 % หรือต้องผ่านการอบน้ำยากันผุก่อนนำไปใช้งาน

รอยแตกรอยร้าว ความกว้างของรอยแตกรอยร้าววัดที่ปลายไม้ตามแนวตั้ง ยอมให้ได้ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 ขนาดรอยแตกของไม้ที่ยอมให้ตามมาตรฐาน วสท. 1002-16

ขนาดไม้ (cm.)	ความกว้างสูงสุดของรอยแตกหรือรอยร้าว(cm.)	
	ไม้เปียก	ไม้แห้ง
8.70	4.80	6.25
10.00	6.25	6.75
15.00	9.50	12.50
20.00	11.25	16.40
25.00	15.60	20.25
30.00	18.75	25.40
35.00	21.90	28.90
40.00	25.40	32.75

2.8 มาตรฐานไม้

ไม้ก่อสร้างทั่วไปเป็นไม้แปรรูปมีหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดหน้าตัดและความยาวแตกต่างกันออกไปขนาดของหน้าตัดนิยมที่จะระบุเป็นนิ้วคือ “ขนาดเดิม” (Nominal Size) ซึ่งโดยทั่วไปมักมีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริงเล็กน้อยทั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องเสียเนื้อไม้ไปกับความกว้างของใบเลื่อยในการแปรรูปไม้หรืออาจเกิดจากการไสแต่งให้เรียบขนาดจริงของไม้เรียกว่า “ขนาดไสแต่งแล้ว” (Dressed Size)

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือเรียกย่อว่า ว.ส.ท. ได้กำหนดขนาดมาตรฐานของไม้แปรรูปไว้โดยกำหนดว่าขนาดเดิมของไม้เมื่อแต่งไสแล้วจะต้องเล็กลงไปไม่มากกว่า 0.95 ซม. สำหรับไม้ทุกชนิดที่มีความกว้างหรือความหนาเดิมไม่เกิน 15 ซม. และจะเล็กลงไม่เกิน 1.27 ซม. สำหรับไม้ทุกชนิดที่มีความกว้างหรือความหนาเกิน 15 ซม. ขึ้นไปขนาดเดิมขนาดไสแต่งแล้ว

เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้ไม้แต่ละขนาดให้เหมาะสมกับงานผู้เลือกอาจพิจารณาได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1) ไม้กระดานสำหรับทำเป็นพื้น ฝาผนัง ฝาเพดาน และส่วนประกอบของอาคารอื่นๆ เช่น เชิงชายควรว มีขนาดเดิมดังต่อไปนี้

ความหนา : 1/2", 3/4", 1"

ความกว้าง : 2", 3", 4", 5", 6", 8"

2) ไม้สำหรับคาน ตง อะเส จันทัน แป และโครงสร้างหลังคาควรมีขนาดเดิมดังต่อไปนี้

ความหนา: 1", 1.5", 2", 2.5"

ความกว้าง : 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"

3) ไม้เสาควรมีขนาดเดิมเป็น 4"x4", 5"x5", 6"x6", 8"x8" หรือ 10"x10"

แต่ถ้าเป็นมาตรฐานของไม้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวง อุตสาหกรรม หรือ มอก. 421-2525 มาตรฐานของไม้แปรรูปนั้นไม่มีมิติหรือขนาดเป็นมิลลิเมตร ดังนี้

1.) ขนาด ไม้แปรรูปตามมาตรฐานนี้ มีขนาดดังต่อไปนี้

ความหนา : 12, 16, 19, 22, 25, 32, 38, 44, 50, 63, 75, 88, 100, 113, 125, 138, 150 และ 200

ความกว้าง : 25, 38, 50, 63, 75, 88, 100, 113, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350 และ 400 (ยกเว้นไม้สักสีเหลี่ยม ให้ถือตามขนาดไม้สักเหลี่ยมแปรรูปมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้สักแปรรูปมาตรฐานเลขที่ มอก. 422)

ความยาว : สำหรับไม้สักเริ่มตั้งแต่ 0.3 เมตร และให้มีความยาวเพิ่มขึ้นช่วงละ 0.15 เมตร ส่วนไม้กระยาเสยเริ่มตั้งแต่ 0.3 เมตร และให้มีความยาวเพิ่มขึ้นช่วงละ 0.3 เมตร

2.) การเรียกชื่อขนาด ให้เรียกชื่อขนาดไม้เรียงลำดับดังนี้

ความหนา × ความกว้าง × ความยาว

3.) การแปรรูป ต้องแปรรูปให้ส่วนยาวของไม้แปรรูปขนานกับความยาวของท่อนซุง ด้านทั้งสี่ด้านต้องเรียบเป็นแนวเส้นตรง มีขนาดสม่ำเสมอจนตลอดความยาวของแผ่น และภาคตัดขวางหัวท้ายของไม้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเสมอ

2.9 ลักษณะภูมิศาสตร์ของแหล่งวัสดุที่นำมาทดสอบ

2.9.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคเหนือ

ภาคเหนือมีเนื้อที่ประมาณ 93,691 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ที่ตั้งและขอบเขตภาคเหนือ

ทิศเหนือ ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของภาคคือ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและลาว มีเทือกเขาแดนลาว แม่น้ำสายและแม่น้ำรวกกันเขตแดน

ทิศตะวันออก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุดคือ อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว มีเทือกเขาหลวงพระบางกันเขตแดน

ทิศตะวันตก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดคือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า มีแม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินกันเขตแดน

ทิศใต้ ดินแดนที่อยู่ทางทิศใต้คือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ

1.) เขตทิวเขา ประกอบด้วย

- ทิวเขาแดนลาว เป็นพรมแดนกันระหว่างไทยกับพม่า
- ทิวเขาถนนธงชัย เป็นพรมแดนกันระหว่างไทยกับพม่า มียอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูง 2,565 เมตร
- ทิวเขาฝิ่นน้ำ ประกอบด้วยทิวเขาจอมทอง ขุนตาล ที่ปันน้ำลง 2 ทางคือ แม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวางตัวในแนวเหนือใต้
- ทิวเขาหลวงพระบาง เป็นพรมแดนกันระหว่างไทยกับลาว

2.) เขตที่ราบหุบเขา มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ อยู่ระหว่างแนวเทือกเขาและหุบเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน มีดินอุดมสมบูรณ์

3.) เขตแอ่งที่ราบ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานสำคัญของชุมชนทางภาคเหนือ

ลักษณะภูมิอากาศของภาคเหนือ

ภูมิอากาศส่วนใหญ่ของภาคเหนือเป็นแบบสะวันนา คือ อากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีอยู่ระหว่าง 24-27 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดูคือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือ เชียงราย จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือ อุตรดิตถ์ จังหวัดที่มีสถิติฝนตกมากที่สุดคือ เชียงราย จังหวัดที่มีสถิติฝนตกน้อยที่สุดคือ ลำปาง

ปัจจัยควบคุมอุณหภูมิของภาคเหนือ

- 1.) ละติจูด ตั้งอยู่ในละติจูดสูง สภาพอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่น
- 2.) ความสูงของพื้นที่ ส่วนใหญ่จะมีเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวเย็นมากโดยเฉพาะในฤดูหนาว
- 3.) ระยะไกลจากทะเล ตั้งอยู่ไกลจากทะเล ทำให้ร้อนอบอ้าวและมีฝนตกน้อยในฤดูร้อน
- 4.) ทิศทางลมประจำได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้ทำให้ฝนตกมากและรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนทำให้มีอากาศหนาวเย็น

ทรัพยากรธรรมชาติในภาคเหนือ

- 1.) ทรัพยากรดิน จะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง มีความลาดชันมากและมีการตัดไม้ทำลายป่า จึงก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลายของหน้าดินได้ง่าย ดินที่พบตามแม่น้ำต่างๆคือ ดินอัลลูเวียน เหมาะในการทำนา และดินลาน ตะกัปลำน้ำ เหมาะในการทำไร่
- 2.) ทรัพยากรน้ำ แม่น้ำในภาคเหนือเป็นแม่น้ำสายสั้นๆ ประกอบด้วยหลายสาย และมีทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคคือ กว๊านพะเยา มีการสร้างเขื่อนเพื่อการชลประทานขนาดเล็กจำนวนมากและใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น
 - เขื่อนสิริกิติ์ กั้นแม่น้ำน่าน เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์
 - เขื่อนกิ่วลม กั้นแม่น้ำวัง อยู่ในจังหวัดลำปาง
 - เขื่อนแก่งเสือเต้น อยู่ในจังหวัดแพร่
 - เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
- 3.) ทรัพยากรป่าไม้ ภาคเหนือเป็นภาคที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ จังหวัดที่มีเนื้อที่ป่ามากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าน้อยที่สุดคือจังหวัด ลำพูน

2.9.2 ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประมาณ 34,380 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 จังหวัด ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ที่ตั้งและขอบเขตของภาคตะวันออก

ทิศเหนือ ติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินแดนที่อยู่เหนือสุดคือ อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุดคือ อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัดตราด

ทิศตะวันตก ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ อ่าวไทย ดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดคือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย ดินแดนที่อยู่ทางใต้สุดคือ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออก

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะเป็นทิวเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบลุ่มชายฝั่ง

1.) เขตภูเขา ได้แก่ ทิวเขาจันทบุรี ตั้งอยู่ตอนกลางของภาค วางตัวในแนว ตะวันออก-ตะวันตก มียอดเขาสูงที่สุดคือ ยอดเขาสอยดาวใต้ และทิวเขาบรรทัด วางตัวในแนว เหนือ-ใต้ มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาตะแบงใหญ่ เป็นยอดเขาที่กั้นพรมแดนไทย-กัมพูชา

2.) เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอยู่ทางตอนบนของภาค อยู่ระหว่าง เทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาจันทบุรี

3.) เขตที่ราบชายฝั่งทะเล ตั้งแต่เทือกเขาจันทบุรีไปจนถึงอ่าวไทยเป็นที่ราบชายฝั่ง แคบๆ ที่มีภูมิประเทศสวยงาม และมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน

ภาคตะวันออกมีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรี และตราด มีสันปันน้ำของเทือกเขาบรรทัดที่จังหวัดจันทบุรี และตราดเป็นพรมแดนธรรมชาติ และมีพรมแดนที่เป็นเรขาคณิต คือพรมแดนที่กำหนดขึ้นเป็นเส้นตรงลากเชื่อมจุดต่างๆ เรียกพื้นที่นี้ว่า ฉนวนไทย คือพรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีต่อกับที่ราบต่ำเขมร มักจะมีปัญหาการ ล่วงล้ำดินแดนอยู่เสมอ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว

แม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออก

1.) แม่น้ำบางปะกง หรือแม่น้ำปราจีนบุรี เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของภาคตะวันออกมีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาชันกำแพง และเทือกเขาจันทบุรี และไหลลงทะเลที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.) แม่น้ำระยอง มีต้นกำเนิดที่จังหวัดชลบุรี ไหลลงทะเลที่จังหวัดระยอง

3.) แม่น้ำเวฬุ มีต้นกำเนิดที่เทือกเขาจันทบุรี และไหลลงทะเลที่จังหวัดจันทบุรี

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 515 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม เช่น

1.) อ่าว เช่น อ่าวอุดม อ่าวสัตหีบ อ่าวระยอง

2.) แหลม ได้แก่ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี แหลมสารพัดพิษ จังหวัดตราด

3.) เกาะ ได้แก่ เกาะช้าง, เกาะกูด จังหวัดตราด เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เกาะเสม็ด จังหวัด

ระยอง

ลักษณะภูมิอากาศภาคตะวันออก

ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกคล้ายคลึงกับภาคใต้ คือ

1.) ทางตอนบนของภาคจาก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จะมีภูมิอากาศแบบ

สะวันนา

2.) ทางตอนล่างคือจันทบุรีและตราด จะมีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้นแบบมรสุม คือ มีฝน

ตกชุก อากาศร้อนชื้น จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดคือ ตราด และจังหวัดที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ ชลบุรี

ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิของภาคตะวันออก

1.) ลมพายุ ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้ทำให้ฝนตกหนัก

2.) ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากอ่าวไทย ทำให้ฝนตกหนักในภาคนี้ ส่วนลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยมีผลต่อภาคตะวันออกมากนัก เนื่องจากมีทิวเขาชันกำแพงและพนมดงรัก

เป็นแนวกันไว้ อากาศจึงไม่ค่อยหนาวเย็น

3.) การวางตัวของแนวเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดจะกั้นทิศทางของลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ฝนตกชุกในจังหวัดจันทบุรีและตราด

4.) ระยะใกล้ไกลจากทะเล ทางตอนบนของภาคอยู่ห่างจากทะเลมีผลทำให้อากาศร้อน ส่วน

ทางตอนล่างของภาคจะได้รับลมทะเลทำให้อากาศเย็นสบาย

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคตะวันออก

1.) ทรัพยากรดิน ดินส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเป็นดินปนทราย ระบายน้ำได้ดี ไม่อุดมสมบูรณ์ บริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงจะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว ส่วนดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลต์ หินปูนในบริเวณที่สูงเหมาะแก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมีดินอัสลูเวียนที่เหมาะสมกับการทำนา

2.) ทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออกมีฝนตกชุกยาวนานและมีแม่น้ำสายสั้นๆหลายสายค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แต่ยังมี การขาดแคลนน้ำจัดในเขตอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยว เช่น จังหวัดจันทบุรี

3.) ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกจะเป็นป่าดงดิบ ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ จังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดคือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุดคือ จังหวัดชลบุรี




บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนผังการดำเนินงาน

คณะผู้จัดทำโครงการพิเศษได้ดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการพิเศษนี้ โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยมีแผนการดำเนินงานดังรูปที่

3.1




รูปที่ 3.1 แสดงแผนผังการดำเนินการของโครงการพิเศษ

3.2 อุปกรณ์และวิธีทดสอบ

1.) การหาค่าความชื้นของไม้ (Moisture Content of Wood)

เตรียมไม้แห้งและไม้ยางชนิดละ 3 ท่อน/ภูมิภาค/ความชื้น ขนาด 5x5x20 เซนติเมตร

ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบหาความชื้นและการหัดตัว

วิธีการทดสอบ

- 1) ใช้ปากกาเคมีเขียนหมายเลขและชนิดของไม้บนชิ้นไม้ตัวอย่าง และทำการวัดขนาดแต่ละด้านด้วย Vernier caliper ละเอียดถึงระดับ 0.01 มิลลิเมตรและจดบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
- 2) ชั่งน้ำหนักชิ้นตัวอย่างให้ละเอียดถึงระดับ 0.1 กรัม
- 3) นำตัวอย่างเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- 4) เมื่อครบกำหนดนำชิ้นตัวอย่างไม้ออกจากเตาอบ ทิ้งชิ้นตัวอย่างไว้ประมาณ 30 นาที จากนั้นทำการวัดแต่ละด้าน ชั่งน้ำหนักและบันทึกผลการทดลอง
- 5) คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นของไม้ จากสมการที่ (3.1)

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความชื้น} = \frac{(\text{น้ำหนักก่อนอบ} - \text{น้ำหนักหลังอบ}) \times 100}{\text{น้ำหนักหลังอบ}} \quad (3.1)$$

- 6) ให้นำไม้แต่ละท่อนมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การหดตัวของไม้ จากสมการดังนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์การหดตัว} = \frac{(\text{ขนาดก่อนอบ} - \text{ขนาดหลังอบ}) \times 100}{\text{ขนาดหลังอบ}} \quad (3.2)$$

2.) การหาแรงอัดของไม้ขนานกับแนวเสี้ยน (Compression Test of Wood Parallel to Grain)

เตรียมไม้เต็งและไม้ยางชนิดละ 3 ท่อน/ภูมิภาค/ความชื้น ขนาด 5x5x20 เซนติเมตร ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบหาแรงอัดขนานเสี้ยน


วิธีการทดสอบ

- 1) วัดขนาดหน้าตัดของไม้ 3 แห่ง คือ ปลายทั้งสองด้าน และกึ่งกลางของชิ้นไม้ให้ละเอียดระดับ 0.01 มิลลิเมตร และนำค่าที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ยของพื้นที่หน้าตัดไม้
- 2) ชั่งน้ำหนักชิ้นตัวอย่างให้ละเอียดถึงระดับ 0.1 กรัม
- 3) นำไม้วางบน Lower Bearing Plate ของเครื่องทดสอบในลักษณะตั้งขึ้นเหมือนเสา
- 4) ติดตั้ง Dial Gauge เข้ากับชุดทดสอบแรงอัด โดยปรับเข็ม Dial Gauge ให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์

- 5) ออกแรงกดทีละน้อย พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักที่กดลงทุกๆ 500 กิโลกรัม ให้น้ำหนักต่อไปจนขึ้นไม้ตัวอย่างถึงจุดวิบัติ และบันทึกค่า Ultimate Load

3.) การแรงอัดของไม้ตั้งฉากกับแนวเส้น (Compression Test of Wood Perpendicular to Grain)

เตรียมไม้เต็งและไม้ยางชนิดละ 3 ท่อน/ภูมิภาค/ความชื้น ขนาด 5x5x15 เซนติเมตร ดังรูปที่ 3.4




รูปที่ 3.4 แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบหาแรงอัดตั้งฉากเส้น

วิธีการทดสอบ

- 1) วัดขนาดพื้นที่ด้านที่ใช้ในการรับแรงกดของไม้ที่จะทดสอบให้ละเอียดระดับ 0.01 มิลลิเมตร
- 2) ชั่งน้ำหนักขึ้นตัวอย่างให้ละเอียดถึงระดับ 0.1 กรัม
- 3) นำPlateขนาดใกล้เคียงกับหน้าตัดไม้ จากนั้นนำไม้วางบน Bearing Plate ของเครื่องทดสอบในลักษณะวางนอน
- 4) ติดตั้ง Dial Gauge เข้ากับชุดทดสอบแรงอัด โดยปรับเข็มDial Gauge ให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์
- 5) ออกแรงกดทีละน้อย พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักที่กดลงทุกๆ 500 กิโลกรัม
- 6) บันทึกลักษณะความเสียหายของชิ้นตัวอย่าง

1.) การทดสอบแรงเฉือนขนานเส้นของไม้ (Shear Test of Wood Parallel to the Grain)

เตรียมไม้เต็งและไม้ยางชนิดละ 3 ท่อน/ภูมิภาค/ความชื้น ขนาด 5x5x6.3 เซนติเมตรและบากไม้เซาะร่องตามขวาง 2 แนว ดังรูปที่ 3.5




รูปที่ 3.5 แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบหาแรงเฉือนขนานเส้น

วิธีการทดสอบ

- 1) วัดขนาดของไม้ที่จะทดสอบให้ละเอียดระดับ 0.01 มิลลิเมตร
- 2) ชั่งน้ำหนักขึ้นตัวอย่างให้ละเอียดถึงระดับ 0.1 กรัม
- 3) ประกอบอุปกรณ์ทดสอบแรงเฉือนเข้ากับเครื่องทดสอบ
- 4) นำชิ้นไม้ตัวอย่างประกอบเข้ากับอุปกรณ์ทดสอบ
- 5) เลื่อนแท่งกดลงอย่างช้าๆ จนกระทั่งผิวของหัวกดตัวบนสัมผัสกับ Shearing compression plate พอดี พร้อมกับปรับเครื่องทดสอบให้อ่านค่าน้ำหนักเริ่มต้นที่ศูนย์
- 6) เพิ่มแรงกดขึ้นตัวอย่างจนกระทั่งขึ้นตัวอย่างถึงจุดวิบัติ
- 7) บันทึกค่าแรงสูงสุด

2.) การทดสอบแรงดัดของไม้ (Flexure Test of Wood)

เตรียมไม้เต็งและไม้ยางชนิดละ 3 ท่อน/ภูมิภาค/ความชื้น ขนาด 5x5x80 เซนติเมตร ดังรูปที่ 3.6




รูปที่ 3.6 แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบหาแรงดัด

วิธีการทดสอบ

- 1) วัดขนาดหน้าตัดของไม้ 3 แห่ง คือ ปลายทั้งสองด้าน และกึ่งกลางของชิ้นไม้ให้ละเอียดระดับ 0.01 มิลลิเมตร
- 2) ชั่งน้ำหนักชิ้นตัวอย่างให้ละเอียดถึงระดับ 0.1 กรัม
- 3) จัดระยะห่างระหว่าง support ให้มีขนาดความยาว 70 เซนติเมตร แล้ววางชิ้นไม้ตัวอย่างลง support
- 4) ติดตั้ง Dial Gauge เข้ากับชุดทดสอบแรงอัด โดยปรับเข็ม Dial Gauge ให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์
- 5) ออกแรงกดไม้ที่กึ่งกลางของชิ้นไม้และออกแรงกด บันทึกค่าแรงที่เกิดและค่า Deflection ที่อ่านได้จาก Dial Gauge ทดสอบจนไม้ถึงแรงกดประลัย (Ultimate Load)

3.) การทดสอบแรงดึงของไม้ (Tensile Test of Wood)


เตรียมไม้เต็งและไม้ยางชนิดละ 3 ท่อน/ภูมิภาค/ความชื้น ขนาด 5x5x6.5 เซนติเมตรและบากไม้เซาะร่อง ดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบรับแรงดึง

วิธีการทดสอบ


- 1) วัดขนาดหน้าตัดที่เล็กที่สุดของ ชิ้นตัวอย่างที่จะทดสอบแรงดึง โดยวัดให้ละเอียดระดับ 0.01 มิลลิเมตร
- 2) ประกอบอุปกรณ์ทดสอบแรงเหวี่ยงเข้ากับเครื่องทดสอบ
- 3) นำชิ้นไม้ตัวอย่างประกอบเข้ากับอุปกรณ์ทดสอบ
- 4) เพิ่มแรงกดขึ้นตัวอย่างจนกระทั่งชิ้นตัวอย่างถึงจุดวิบัติ
- 5) บันทึกค่าแรงสูงสุด



รูปที่ 3.8 แสดงตัวอย่างไม้ทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ



รูปที่ 3.9 แสดงการเตรียมตัวอย่างทดสอบแรงเฉือนขนานเส้นใยของไม้ (1)



รูปที่ 3.10 แสดงการเตรียมตัวอย่างทดสอบแรงเฉือนขนานเส้นของไม้ (2)




รูปที่ 3.11 แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบแรงเฉือนขนานเส้นที่ใช้



รูปที่ 3.12 แสดงการเตรียมตัวอย่างทดสอบแรงดึงของไม้ (1)




รูปที่ 3.13 แสดงการเตรียมตัวอย่างทดสอบแรงดึงของไม้ (2)



รูปที่ 3.14 แสดงตัวอย่างไม้ทดสอบแรงดึงที่ใช้



รูปที่ 3.15 แสดงการแช่ชิ้นตัวอย่างไม้ที่ใช้ทดสอบ



รูปที่ 3.16 แสดงอุปกรณ์ทดสอบแรงเฉือนขนานเส้นของไม้



รูปที่ 3.17 แสดงอุปกรณ์ทดสอบแรงดึงของไม้



รูปที่ 3.18 แสดงการทดสอบแรงอัดของไม้ขนานกับแนวเส้น



รูปที่ 3.19 แสดงการทดสอบแรงอัดของไม้ตั้งฉากกับแนวเส้น



รูปที่ 3.20 แสดงการทดสอบแรงอัดของไม้ตั้งฉากกับแนวเส้น



รูปที่ 3.21 แสดงการทดสอบแรงดัดของไม้



รูปที่ 3.22 แสดงการทดสอบแรงดึงของไม้

บทที่ 4

ผลการศึกษา

4.1 บทนำ

จากการศึกษาเรื่อง “กำลังรับแรงของไม้” พบว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้ไม้มีรูปร่างลักษณะหรือคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป และอาจจะส่งผลต่อกำลังรับแรงของไม้ให้มีค่าเปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น ไม้มีตำหนิ ขนาดของไม้ที่ใช้ทดสอบ ความชื้นในเนื้อไม้ เป็นต้น

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการทดสอบ โดยเน้นไปที่ปัจจัยทางด้านความชื้นของเนื้อไม้เป็นหลัก ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้ทำการแบ่งไม้ตัวอย่างที่ได้ออกเป็น 2 ชุดใหญ่ คือ ไม้ที่แช่น้ำกับไม้ได้แช่น้ำ และได้ทำการทดสอบหาค่าคุณสมบัติต่างๆของไม้ ดังต่อไปนี้

1. กำลังรับแรงอัดขนานเสี้ยน
2. กำลังรับแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน
3. แรงดัด
4. แรงเฉือนขนานเสี้ยน
5. แรงดึง

เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากทดสอบมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกัน จะสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ต่างๆได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ปัจจัยทางด้านความชื้นที่ส่งผลต่อค่ากำลังรับแรงของไม้
- การเปรียบเทียบค่าคุณสมบัติต่างๆ ของไม้ 2 ภูมิภาค

4.2 ปัจจัยทางด้านความชื้นที่ส่งผลต่อค่ากำลังรับแรงของไม้

ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการทดสอบและวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางด้านความชื้นว่าจะส่งผลต่อกำลังการรับแรงของไม้ไปในทางใด ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามตารางที่ 4.1 กับ 4.2

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยกลสมบัติต่างๆของไม้เต็งภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียง

		ค่ากำลังรับแรงเฉลี่ยของไม้เต็งที่ได้จากการทดสอบ (ksc)				
		แรงอัด ขนานเสี้ยน	แรงอัดตั้ง ฉากเสี้ยน	แรงดัด	แรงเหวี่ยง ขนานเสี้ยน	แรงดึง
ภาคเหนือ ¹	ไม้แช่น้ำ	387.64	90.21	576.75	27.75	25.49
	แช่น้ำ ³	271.89	47.15	208.11	22.46	12.72
	กำลังที่ ลดลง (%)	29.86	47.73	63.92	19.06	50.10
ภาค ตะวันออกเฉียง ²	ไม้แช่น้ำ	401.29	152.00	616.22	21.88	26.92
	แช่น้ำ ³	274.99	41.67	221.87	17.86	18.06
	กำลังที่ ลดลง (%)	31.47	72.59	64.00	18.37	32.91

¹ ไม้จากภาคเหนือที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดเชียงใหม่

² ไม้จากภาคตะวันออกเฉียงที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดชลบุรี

³ ทำการแช่น้ำเป็นระยะเวลา 15 วัน

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยกลสมบัติต่างๆของไม้ยางภาคเหนือกับภาคตะวันออก

		ค่ากำลังรับแรงเฉลี่ยของไม้ยางที่ได้จากการทดสอบ (ksc)				
		แรงอัด ขนานเสี้ยน	แรงอัดตั้ง ฉากเสี้ยน	แรงดัด	แรงเฉือน ขนานเสี้ยน	แรงดึง
ภาคเหนือ ¹	ไม้แช่น้ำ	340.43	82.55	520.32	16.77	11.41
	แช่น้ำ ³	272.81	53.10	173.61	12.75	7.58
	กำลังที่ ลดลง(%)	26.40	35.68	66.63	23.97	33.57
ภาค ตะวันออก ²	ไม้แช่น้ำ	343.93	123.50	572.34	14.49	12.91
	แช่น้ำ ³	231.87	39.87	333.11	11.91	10.76
	กำลังที่ ลดลง(%)	31.56	67.72	41.80	17.81	16.65

หมายเหตุ ¹ ไม้จากภาคเหนือที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดเชียงใหม่

² ไม้จากภาคตะวันออกที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดชลบุรี

³ ทำการแช่น้ำเป็นระยะเวลา 15 วัน

4.3 การเปรียบเทียบค่ากลสมบัติต่างๆ ของไม้ 2 ภูมิภาค

หลังจากที่ได้ทราบว่าความชื้นมีผลทำให้กำลังรับแรงของไม้ลดลงแล้ว ทางคณะผู้จัดทำได้นำผลการทดลองของไม้เต็งและไม้ยางทั้ง 2 ภูมิภาค (ทั้งแช่น้ำและไม้แช่น้ำ) มาเปรียบเทียบกำลังรับแรงของไม้ที่ได้กัน ผลที่ได้เป็นไปตามตารางที่ 4.3 ถึงตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลสมบัติต่างๆของไม้เต็ง (ไม้แช่น้ำ) ภาคเหนือกับภาคตะวันออก

	เปอร์เซ็นต์ ความชื้น เฉลี่ย (%)	ค่ากำลังรับแรงเฉลี่ยของไม้เต็งที่ได้จากการทดสอบ (ksc)				
		แรงอัด ขนานเสี้ยน	แรงอัดตั้ง ฉากเสี้ยน	แรงดัด	แรงเฉือน ขนานเสี้ยน	แรงดึง
ภาคเหนือ ¹	13.39	387.64	90.21	576.75	27.75	25.49
ภาค ตะวันออก ²	8.03	401.29	152.00	616.22	21.88	26.92

หมายเหตุ ¹ ไม้จากภาคเหนือที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดเชียงใหม่

² ไม้จากภาคตะวันออกที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณสมบัติต่างๆของไม้ยาง (ไม่แช่น้ำ) ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียง

	เปอร์เซ็นต์ ความชื้น เฉลี่ย (%)	ค่ากำลังรับแรงเฉลี่ยของไม้ยางที่ได้จากการทดสอบ (ksc)				
		แรงอัด ขนานเสี้ยน	แรงอัดตั้ง ฉากเสี้ยน	แรงดัด	แรงเหวี่ยง ขนานเสี้ยน	แรงดึง
ภาคเหนือ ¹	16.07	340.43	82.55	520.32	16.77	11.41
ภาค ตะวันออกเฉียง ²	14.51	343.93	123.50	572.34	14.49	12.91

หมายเหตุ ¹ ไม้จากภาคเหนือที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดเชียงใหม่

² ไม้จากภาคตะวันออกเฉียงที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณสมบัติต่างๆของไม้เต็ง (แช่น้ำ)ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียง

	เปอร์เซ็นต์ ความชื้น เฉลี่ย (%)	ค่ากำลังรับแรงเฉลี่ยของไม้เต็งที่ได้จากการทดสอบ (ksc)				
		แรงอัด ขนานเสี้ยน	แรงอัดตั้ง ฉากเสี้ยน	แรงดัด	แรงเหวี่ยง ขนานเสี้ยน	แรงดึง
ภาคเหนือ ¹	53.02	271.89	47.15	208.11	22.46	12.72
ภาค ตะวันออกเฉียง ²	50.37	274.99	41.67	221.87	17.86	18.06

หมายเหตุ ¹ ไม้จากภาคเหนือที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดเชียงใหม่

² ไม้จากภาคตะวันออกเฉียงที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดชลบุรี


ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณสมบัติต่างๆของไม้ยาง (แช่น้ำ) ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียง

	เปอร์เซ็นต์ ความชื้น เฉลี่ย (%)	ค่ากำลังรับแรงเฉลี่ยของไม้ยางที่ได้จากการทดสอบ (ksc)				
		แรงอัด ขนานเสี้ยน	แรงอัดตั้ง ฉากเสี้ยน	แรงดัด	แรงเหวี่ยง ขนานเสี้ยน	แรงดึง
ภาคเหนือ ¹	67.17	272.81	53.10	173.61	12.75	7.58
ภาค ตะวันออกเฉียง ²	55.72	231.87	39.87	333.11	11.91	10.76


หมายเหตุ ¹ ไม้จากภาคเหนือที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดเชียงใหม่

² ไม้จากภาคตะวันออกเฉียงที่ทดสอบ เป็นไม้ที่นำมาจากจังหวัดชลบุรี

และเมื่อนำค่าที่ได้จากตารางทั้งสี่ มาทำการพล็อตออกมาเป็นกราฟแท่ง จะได้ออกมาดังรูปที่




รูปที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดขนานเสี้ยนของไม้เต็งและไม้ยาง



รูปที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดตั้งฉากเสี้ยนของไม้เต็งและไม้ยาง

กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำลังรับตัดของไม้เต็งและไม้ยาง




รูปที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบกำลังรับตัดของไม้เต็งและไม้ยาง

กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำลังรับเฉือนขนานเส้นของไม้เต็งและไม้ยาง



รูปที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบกำลังรับเฉือนขนานเส้นของไม้เต็งและไม้ยาง

กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำลังรับดึงของไม้เต็งและไม้ยาง



รูปที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบกำลังรับดึงของไม้เต็งและไม้ยาง


จากตารางทั้งห้าจะเห็นได้ว่า ทั้งไม้เต็งและไม้ยางที่มาจากภาคตะวันออก จะมีกำลังการรับแรงที่ได้โดยรวม (อย่างน้อย 3 ใน 5 ของกำลังรับแรงที่ทำการทดสอบ) สูงกว่าไม้ที่มาจากภาคเหนืออยู่ จะสังเกตได้ว่า เป็นเพราะค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นเฉลี่ยของไม้ที่มาจากภาคตะวันออกมีค่าน้อยกว่าไม้ที่มาจากภาคเหนืออยู่เล็กน้อย



รูปที่ 4.6 แสดงตัวอย่างหลังการทดสอบแรงอัดของไม้ขนานกับแนวเส้น




รูปที่ 4.7 แสดงตัวอย่างหลังการทดสอบแรงอัดของไม้ตั้งฉากกับแนวเส้น



รูปที่ 4.8 แสดงตัวอย่างหลังการทดสอบแรงเฉือนของไม้ขนานกับแนวเส้น



รูปที่ 4.9 แสดงตัวอย่างหลังการทดสอบแรงดึงของไม้



รูปที่ 4.10 แสดงตัวอย่างหลังการทดสอบแรงดัดของไม้



บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

ในการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไม้ในปริมาณความชื้นที่แตกต่างกันโดยใช้ไม้เต็งและไม้ยางจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นได้ว่า ไม้ที่ไม่ได้แช่น้ำจะมีกำลังสูงกว่าไม้ที่แช่น้ำ นั่นหมายความว่า ความชื้นในเนื้อไม้จะส่งผลให้กำลังรับแรงของไม้มีค่าลดลง ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

- ความชื้นมีผลต่อคุณสมบัติของไม้เต็งภาคเหนือ ในด้านแรงดัดมากที่สุด (ลดลง 63.92%) และในด้านแรงเฉือนขนานเสี้ยนน้อยที่สุด (ลดลง 19.06%)
- ความชื้นมีผลต่อคุณสมบัติของไม้เต็งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านแรงอัดตั้งฉากเสี้ยนมากที่สุด (ลดลง 72.59%) และในด้านแรงเฉือนขนานเสี้ยนน้อยที่สุด (ลดลง 18.37%)
- ความชื้นมีผลต่อคุณสมบัติของไม้ยางภาคเหนือ ในด้านแรงดัดมากที่สุด (ลดลง 66.63%) และในด้านแรงเฉือนขนานเสี้ยนน้อยที่สุด (ลดลง 23.97%)
- ความชื้นมีผลต่อคุณสมบัติของไม้ยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านแรงอัดตั้งฉากเสี้ยนมากที่สุด (ลดลง 67.72%) และในด้านแรงดึงน้อยที่สุด (16.65%)

และเมื่อนำผลที่ได้มาทำการเปรียบเทียบกันระหว่างไม้ 2 ภูมิภาค ผลปรากฏว่า ไม้เต็งที่มาจากภาคเหนือจะมีกำลังรับแรงโดยรวมต่ำกว่าไม้เต็งที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่เล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องมาจากไม้เต็งที่มาจากภาคเหนือมีความชื้นตามธรรมชาติที่สูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทำนองเดียวกันไม้ยางที่มาจากภาคเหนือที่มีความชื้นตามธรรมชาติสูงกว่าไม้ยางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะมีกำลังรับแรงโดยรวมที่ต่ำกว่าไม้ยางที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกัน และเมื่อนำไม้เต็งกับไม้ยางที่ได้จากทั้ง 2 ภาคไปทำการแช่น้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในเนื้อไม้และเปรียบเทียบกำลังรับแรงที่ได้ ผลปรากฏว่า กำลังรับแรงโดยรวมของไม้เต็งที่มาจากภาคเหนือหลังจากนำไปแช่น้ำแล้วจะมีกำลังลดลงจากไม้ที่ยังไม่ได้แช่ และมีค่าน้อยกว่ากำลังรับแรงโดยรวมของไม้เต็งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแช่น้ำ เช่นเดียวกับไม้ยางจากภาคเหนือหลังจากแช่น้ำแล้วจะมีค่ากำลังรับแรงโดยรวมน้อยกว่าไม้จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ไม้เต็งและไม้ยางที่มาจากภาคเหนือจะสามารถรับน้ำเพิ่มเข้าไปได้มากกว่าไม้ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความชื้นในเนื้อไม้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากธรรมชาติ เช่น ลักษณะภูมิอากาศ อิทธิพลจากลมมรสุม ชนิดของดิน อุทกภัย เป็นต้น และผลมาจากลักษณะการนำไม้ไปใช้

งาน เช่น ส่วนของโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับน้ำหรือได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เป็นต้น จะส่งผลต่อกำลังรับแรงของไม้ด้วย ดังนั้น ผู้ออกแบบหรือผู้ที่จะนำไม้ไปใช้งานควรคำนึงถึงผลกระทบของความชื้นที่ส่งผลให้กำลังรับแรงของไม้ลดลงด้วย

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการทดสอบที่ได้ ทำให้ทราบแนวโน้มและพฤติกรรมกำลังการรับแรงของไม้เต็งและไม้ยางของภาคเหนือกับภาคตะวันออก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ทราบถึงปัญหา และผลกระทบต่างๆ ในระหว่างการทดลอง ที่อาจทำให้ผลการทดสอบบางค่าไม่สอดคล้องกับค่าทางทฤษฎี ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้สรุปมา กรณีมีผู้สนใจนำโครงการพิเศษนี้ไปต่อยอด ได้ดังนี้

- การเตรียมตัวอย่างควรมีขนาดที่สม่ำเสมอและมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานมากที่สุด
- เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบควรเตรียมให้ตรงตามมาตรฐานกำหนด
- ควรเพิ่มตัวอย่างทดสอบให้ครบทุกภูมิภาคของประเทศไทย
- ควรมีการเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย
- ควรเพิ่มจำนวนตัวอย่างไม้ให้มากกว่านี้
- ควรระบุแหล่งที่มาของไม้ให้ได้แน่นอน

เอกสารอ้างอิง

- [1] กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย. (2551). มาตรฐานการทดสอบไม้. กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.).
- [2] ทวี หวังนิเวศน์กุล. วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.
- [3] ทีมงานทรูปลูกปัญญา (นามแฝง). (2552). ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ของภาคต่างๆ. ค้นเมื่อ 17 มกราคม 2557, จาก http://www.truepllookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2112-00/.
- [4] ทรงกลด จารุสมบัติ. คุณสมบัติทางกลของไม้. ค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2556, จาก <http://www.baannatura.com/th/mat/content/detail/115.html>.
- [5] อิติ กลุ่มเหรียญทอง และคณะ. (2549). กำลังรับแรงของไม้ที่มีความชื้นแตกต่างกัน. รายงานโครงการ CE 2005-06 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- [6] พงศ์พันธ์ วรสุนทรโรสถ. และ วรพงศ์ วรสุนทรโรสถ. (2555). วัสดุก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.
- [7] วินิต ช่อวิเชียร. (2553). การออกแบบโครงสร้างไม้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.).
- [8] สุพจน์ ศรีนิล. และ แหลมทอง เหล่าคงถาวร. (2554). ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มินิ เซอร์วิส ซัพพลาย.
- [9] สุพจน์ ศรีนิล. และ แหลมทอง เหล่าคงถาวร. (2554). วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มินิ เซอร์วิส ซัพพลาย.
- [10] Niti (นามแฝง). (2554). ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้. ค้นเมื่อ 17 มกราคม 2557, จาก http://thaigeo.blogspot.com/2011/08/blog-post_8757.html.
- [11] Niti (นามแฝง). (2554). ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคเหนือ. ค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2556, จาก http://thaigeo.blogspot.com/2011/08/blog-post_24.html.
- [12] Niti (นามแฝง). (2554). ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้. ค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2556, จาก http://thaigeo.blogspot.com/2011/08/blog-post_6246.html.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไม้เต็งจากภาคเหนือและไม้ยางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตาราง ก-1 แสดงความค่าความชื้น

ชนิดของไม้	ด้าน A(mm)			ด้าน B (mm)			ด้าน C (mm)			น้ำหนัก (gm)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ก่อนอบ												
เต็ง 1	48.30	48.18	48.22	46.60	46.58	46.62	204.68	204.70	204.66	333.31	333.34	333.30
เต็ง 2	48.00	48.02	47.94	47.74	47.72	47.66	206.30	206.36	206.30	344.01	344.02	344.04
เต็ง 3	48.20	48.24	48.12	44.78	44.72	45.00	203.80	203.86	203.80	319.12	319.13	319.10
ยาง 1	49.30	49.32	49.24	45.34	45.34	45.26	205.52	205.56	205.56	332.23	332.28	332.19
ยาง 2	51.96	51.28	52.02	49.00	49.06	49.00	203.34	203.30	203.28	377.17	378.00	377.42
ยาง 3	52.86	52.82	52.74	49.86	49.88	49.80	201.88	201.86	201.88	382.85	382.89	382.74
หลังอบ												
เต็ง 1	46.36	46.34	46.36	43.54	43.56	43.58	203.14	203.16	203.16	294.07	294.10	294.12
เต็ง 2	46.78	46.76	46.78	45.26	45.20	45.24	205.90	205.12	205.90	301.67	301.66	301.69
เต็ง 3	45.80	45.80	45.82	42.76	42.78	42.76	203.06	203.08	203.10	282.90	282.89	282.91
ยาง 1	45.92	45.94	45.88	43.90	43.96	43.88	204.22	204.26	204.20	289.50	289.51	289.50
ยาง 2	49.82	49.84	49.90	45.70	45.76	45.68	202.76	202.78	202.74	322.32	322.35	322.31
ยาง 3	50.80	50.82	50.68	46.58	46.54	46.56	201.04	201.00	201.08	332.56	332.51	322.57

ตาราง ก-2 แสดงเปอร์เซ็นต์ความชื้น และ เปอร์เซนต์การหดตัว


ชนิดของไม้	การหดตัวด้าน A (%)				การหดตัวด้าน B (%)				การหดตัวด้าน C (%)				ความชื้น (%)			
	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย
เต็ง 1	4.18	3.97	4.01	4.06	7.03	6.93	6.98	6.98	0.76	0.76	0.74	0.75	13.34	13.34	13.32	13.34
เต็ง 2	2.61	2.69	2.48	2.59	5.48	5.58	5.35	5.47	0.19	0.60	0.19	0.33	14.04	14.04	14.04	14.04
เต็ง 3	5.24	5.33	5.02	5.20	4.72	4.53	5.24	4.83	0.36	0.38	0.34	0.36	12.80	12.81	12.79	12.80
ยาง 1	7.36	7.36	7.32	7.35	3.28	3.14	3.14	3.19	0.64	0.64	0.67	0.65	14.76	14.77	14.75	14.76
ยาง 2	4.30	2.89	4.25	3.81	7.22	7.21	7.27	7.23	0.29	0.26	0.27	0.27	17.02	17.26	17.10	17.13
ยาง 3	4.06	3.94	4.06	4.02	7.04	7.18	6.96	7.06	0.42	0.43	0.40	0.41	15.12	15.15	18.65	16.31

ตาราง ก-3 แสดงค่าแรงอัดตั้งฉากเส้น


Type of Wood	Dimention (mm)			Weight of specimen (gm)	Defects
	b	d	Length		
เต็ง 1	48.60	50.10	154.42	273.48	
เต็ง 2	47.86	48.52	152.60	262.07	
เต็ง 3	48.18	48.74	152.66	261.63	
ยาง 1	44.72	51.06	156.08	254.11	
ยาง 2	47.88	49.38	154.72	291.68	
ยาง 3	45.20	48.92	153.52	242.30	
P.S. หน้าตัดเล็กที่ใช้รองเวลารับแรง =			50 x	53.00	mm

ตาราง ก-4 แสดงผลการทดสอบแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน

Deformation (mm)	Load (kg)					
	ตั้ง 1	ตั้ง 2	ตั้ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
0.4	640	739	439	209	295	189
0.8	1208	1361	883	576	651	603
1.2	1800	1975	1418	1083	1036	1243
1.6	2447	2551	1912	1612	1439	1805
2.0	2884	2987	2355	2127	1796	2278
2.4	3164	3380	2738	2559	2131	2639
2.8	3408	3643	2995	2964	2408	2884
3.2	3630	3862	3204	3319	2683	3044
3.6	3799	4048	3403	3601	2866	3185
4.0	3954	4223	3538	3744	2969	3285
4.4	4102	4373	3607	3872	3040	3332
4.8	4242	4475	3648	3948	3099	3365
5.2	4325	4529	3667		3119	
5.6					3130	
6.0						



รูปที่ ก-1 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดตั้งฉากเส้นของไม้เต็งภาคเหนือ (ไม้แช่น้ำ)




รูปที่ ก-2 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดตั้งฉากเส้นของไม้ยางภาคเหนือ (ไม้แก่น้ำ)

ตาราง ก-5 แสดงค่าแรงอัดขนานเสี้ยน


Type of Wood	Dimention (mm)		Weight of specimen (gm)	Gauge Length (cm)
	b	d		
เต็ง 1	44.48	46.38	306.40	20.66
เต็ง 2	43.34	48.00	309.25	20.37
เต็ง 3	46.40	47.74	323.52	20.17
ยาง 1	48.22	50.46	315.79	20.26
ยาง 2	45.00	48.80	327.67	20.26
ยาง 3	49.52	51.54	372.20	20.67

ตาราง ก-6 แสดงผลการทดสอบแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน

Deformation (mm)	Load (kg)					
	เต็ง 1	เต็ง 2	เต็ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
0.2	1151	668	997	374	946	639
0.4	2911	1696	2262	1197	2041	1878
0.6	4707	2736	3987	2098	3255	3248
0.8	6849	3922	5866	2987	4618	4841
1.0	8806	5175	7886	4011	5918	6509
1.2	10031	6263	9582	4938	7015	8229
1.4	10557	7250	10732	6090	7957	9552
1.6	10884	8190	11111	7190	8396	10486
1.8	11048	9011	11237	8333	8592	11022
2.0	11121	9733	11294	9452	8681	11470
2.2	11158	10255		10317	8726	11609
2.4		10564		10614	8738	11680
2.6		10642		10738		11711
2.8		10679		10795		
3.0						



รูปที่ ก-3 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดขนานเสี้ยนของไม้เต็งภาคเหนือ (ไม้แช่น้ำ)




รูปที่ ก-4 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดขนานเสี้ยนของไม้ยางภาคเหนือ (ไม้แช่น้ำ)

ตารางที่ ก-7 แสดงค่าแรงตัด


Specimen Size	Type of wood	เต็ง			ยาง		
	No.	1	2	3	1	2	3
Width,b (cm)		4.598	4.582	4.734	4.810	4.500	4.600
Depth,d (cm)		4.858	4.845	4.908	5.017	4.840	4.810
Span of Specimen,L (cm)		80	80	80	80	80	80
Span of Support (cm)		70	70	70	70	70	70
Weight (gm)		1306	1295	1507	1510	1279	1093
Load at Proportional Limit (kg)		600	560	420	490	380	570
Center Deflection at Proportional Limit (cm)		0.45	0.50	0.51	0.59	0.58	0.52
Maximum Load (kg)		1321	1211	836	927	715	852
Center Deflection at Maximum Load (cm)		1.6	1.7	1.5	1.6	1.7	1.3
Stress in Outer Fiber at P.L. (ksc)		663.51	624.78	441.97	485.67	432.58	642.70
Modulus of Rupture (ksc)		1460.83	1351.09	879.73	918.81	813.92	960.67
Modulus of Elasticity (ksc)		327386	275101	188342	175016	164368	274087

ตารางที่ ก-8 แสดงผลการทดสอบแรงค้ำ

Deformation (mm)	Load (kg)					
	ตั้ง 1	ตั้ง 2	ตั้ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
1	89	77	76	44	62	101
2	221	189	160	125	125	218
3	381	309	242	212	196	321
4	535	441	333	316	268	444
5	662	553	411	404	331	548
6	768	640	483	491	390	628
7	859	723	548	571	440	684
8	947	800	617	655	498	735
9	1029	872	666	730	544	787
10	1105	936	708	776	590	820
11	1154	986	745	828	633	836
12	1217	1046	772	868	661	846
13	1267	1092	798	888	685	852
14	1298	1132	829	911	700	
15	1314	1168	836	920	708	
16	1321	1197		927	712	
17		1211			715	



รูปที่ ก-5 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงดัดของไม้เต็งภาคเหนือ (ไม้แก่น้ำ)



รูปที่ ก-6 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงดัดของไม้ยางภาคเหนือ (ไม้แช่น้ำ)

ตารางที่ ก-9 แสดงค่ารับแรงดึง

Specimen	Weight (gm)	Dimension (cm)		Area (cm ²)	Max.Load (kg)	Tensile Strength (ksc.)
		A	B			
เตี้ง 1	83.06	3.200	4.800	15.36	453.6	29.531
เตี้ง 2	87.60	2.500	4.900	12.25	249.6	20.376
เตี้ง 3	81.64	2.900	4.800	13.92	369.6	26.552
ยาง 1	72.92	2.300	4.600	10.58	109.3	10.331
ยาง 2	66.62	2.700	4.800	12.96	161.6	12.469
ยาง 3	70.13	2.600	4.800	12.48	142.7	11.434
Average Tensile Strength of เตี้ง				25.486	ksc	
Average Tensile Strength of ยาง				11.411	ksc	

ตารางที่ ก-10 แสดงค่ารับแรงเฉือน

Type of Specimen	Dimension (cm)		Shearing Area (cm ²)	Maximum Load (kg)	Shearing Stress (ksc)
	b	d			
ตั้ง 1	4.600	4.900	22.54	676.6	30.018
ตั้ง 2	4.650	5.000	23.25	567.7	24.417
ตั้ง 3	4.650	4.650	21.62	623.1	28.817
ยาง 1	4.600	5.000	23.00	362.5	15.761
ยาง 2	4.700	4.850	22.80	391.9	17.192
ยาง 3	4.600	4.950	22.77	395.2	17.356

ไม้เต็งและไม้ยางจากภาคเหนือที่แช่น้ำ (15 วัน)

ตารางที่ ก-11 แสดงค่าความชื้น

ชนิดของไม้	ด้าน A(mm)			ด้าน B (mm)			ด้าน C (mm)			น้ำหนัก (gm)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ก่อนอบ												
เต็ง 1	48.78	48.78	48.76	50.40	50.36	50.34	203.92	203.92	203.92	459.22	460.00	459.38
เต็ง 2	46.10	45.98	46.00	49.90	49.86	49.90	205.84	205.82	205.84	418.56	418.78	419.11
เต็ง 3	49.60	49.58	49.60	49.60	49.60	49.60	204.30	204.30	204.30	462.96	463.11	463.23
ยาง 1	45.80	45.80	45.80	49.82	49.78	49.80	201.26	201.28	201.28	460.17	460.21	459.98
ยาง 2	45.54	45.56	45.56	51.80	51.80	51.86	203.50	203.50	203.50	473.50	472.69	473.12
ยาง 3	50.70	50.72	50.72	52.58	52.60	52.60	202.50	202.50	202.48	519.16	518.76	519.21
หลังอบ												
เต็ง 1	46.26	46.20	46.22	46.68	46.70	46.72	203.70	203.70	203.72	299.80	299.85	299.88
เต็ง 2	42.90	42.92	42.92	48.00	48.00	48.00	205.30	205.30	205.30	275.22	275.18	275.21
เต็ง 3	47.02	47.00	47.00	47.44	47.40	47.40	203.02	203.02	203.00	301.41	301.50	301.49
ยาง 1	44.06	44.10	44.12	46.48	46.50	46.50	201.20	201.20	201.20	274.17	274.10	274.17
ยาง 2	43.70	43.72	43.68	47.40	47.40	47.42	203.40	203.40	203.40	281.66	281.61	281.64
ยาง 3	47.72	47.70	47.70	50.38	50.40	50.40	202.00	202.04	202.04	313.23	313.27	313.24

ตารางที่ ก-12 แสดงเปอร์เซ็นต์ความชื้น และ เปอร์เซ็นต์การหดตัว


ชนิดของไม้	การหดตัวด้าน A (%)				การหดตัวด้าน B (%)				การหดตัวด้าน C (%)				ความชื้น (%)			
	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย
เต็ง 1	5.45	5.58	5.50	5.51	7.97	7.84	7.75	7.85	0.11	0.11	0.10	0.10	53.18	53.41	53.19	53.26
เต็ง 2	7.46	7.13	7.18	7.25	3.96	3.88	3.96	3.93	0.26	0.25	0.26	0.26	52.08	52.18	52.29	52.18
เต็ง 3	5.49	5.49	5.53	5.50	4.55	4.64	4.64	4.61	0.63	0.63	0.64	0.63	53.60	53.60	53.65	53.62
ยาง 1	3.95	3.85	3.81	3.87	7.19	7.05	7.10	7.11	0.03	0.04	0.04	0.04	67.84	67.90	67.77	67.84
ยาง 2	4.21	4.21	4.30	4.24	9.28	9.28	9.36	9.31	0.05	0.05	0.05	0.05	68.11	67.85	67.99	67.98
ยาง 3	6.24	6.33	6.33	6.30	4.37	4.37	4.37	4.37	0.25	0.23	0.22	0.23	65.74	65.60	65.75	65.70

ตารางที่ ก-13 แสดงค่าแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน


Type of Wood	Dimention (mm)			Weight of specimen (gm)	Defects
	b	d	Length		
เต็ง 1	49.12	51.80	151.00	347.69	
เต็ง 2	45.26	49.42	152.86	308.04	
เต็ง 3	46.58	49.82	153.06	308.18	
ยาง 1	47.36	49.18	153.62	325.86	
ยาง 2	50.90	51.72	157.18	392.26	
ยาง 3	49.90	51.20	155.10	363.93	
P.S. หน้าตัดเล็กที่ใช้รองรับแรง =			50 x	53.00	mm

ตารางที่ ก-14 แสดงผลการทดสอบแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน

Deformation (mm)	Load (kg)					
	ตั้ง 1	ตั้ง 2	ตั้ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
0.4	159	330	298	158	650	319
0.8	369	662	675	338	969	569
1.2	550	928	947	566	1326	789
1.6	775	1193	1193	771	1637	955
2.0	953	1409	1426	973	1879	1152
2.4	1264	1599	1599	1099	2118	1353
2.8	1512	1727	1781	1198	2306	1579
3.2	1771	1854	1890	1310	2445	1755
3.6	1992	1954	2039	1419	2555	1917
4.0	2185	2043	2129	1530	2661	2046
4.4	2328	2144	2224	1627	2777	2171
4.8	2440	2209	2283	1726		2239
5.2	2552	2300	2372	1797		2269
5.6	2685	2337	2442	1869		
6.0	2770	2404	2510	1920		
6.4	2870	2485	2580			
6.8	2947	2566				
7.2		2635				



รูปที่ ก-7 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดตั้งฉากเส้นของไม้เต็งภาคเหนือ (หน้า 15)




รูปที่ ก-8 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดตั้งฉากเสี้ยนของไม้ยางภาคเหนือ (แผ่น้ำ 15)

ตารางที่ ก-15 แสดงค่าแรงอัดขนานเสี้ยน


Type of Wood	Dimention (mm)		Weight of specimen (gm)	Gauge Length (cm)
	b	d		
เต็ง 1	47.32	48.90	458.45	20.36
เต็ง 2	46.00	48.86	428.19	20.63
เต็ง 3	49.10	49.36	444.21	20.36
ยาง 1	45.68	49.86	449.40	20.29
ยาง 2	49.00	51.30	475.62	20.39
ยาง 3	51.46	52.82	542.87	20.61

ตารางที่ ก-16 แสดงบันทึกผลการทดสอบแรงอัดขนานเส้น

Deformation (mm)	Load (kg)					
	เต็ง 1	เต็ง 2	เต็ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
0.2	400	588	220	326	295	223
0.4	988	1071	580	764	766	517
0.6	1453	1480	945	1261	1513	1060
0.8	2063	1995	1425	1801	2418	1587
1.0	2749	2684	1951	2412	3319	2147
1.2	3571	3361	2477	3522	4132	2765
1.4	4657	3997	3119	4860	5155	3445
1.6	5606	4370	3764	6301	6122	4563
1.8	6385	4570	4450	7012	6999	5607
2.0	7481	4789	5239	7315	7421	6690
2.2	7852	4963	5973	7456	7669	7270
2.4	8058	5059	6703	7500	7849	7566
2.6	8131	5144	7439	7567	7953	7628
2.8		5193	7872	7601		
3.0		5651	8012			
3.2		5658	8184			
3.4			8186			



รูปที่ ก-9 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดขนาดสั้นของไม้เต็งภาคเหนือ (แผ่นน้ำ 15)




รูปที่ ก-10 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงขานเปลี่ยนของไม้ยางภาคเหนือ (หน้า 15)

ตารางที่ ก-17 แสดงค่าแรงตัด


	Type of wood	เต็ง			ยาง		
	No.	1	2	3	1	2	3
Specimen Size	Width,b (cm)	4.550	4.890	4.972	4.868	4.808	4.612
	Depth,d (cm)	4.942	4.900	5.164	5.044	5.206	5.220
	Span of Specimen (cm)	80	80	80	80	80	80
	Span of Support (cm)	70	70	70	70	70	70
	Weight (gm)	1649	1613	1787	1932	2218	1921
Load at Proportional Limit (kg)	160	185	290	175	200	175	
Center Deflection at Proportional Limit (cm)	0.29	0.29	0.43	0.35	0.29	0.41	
Maximum Load (kg)	445	530	684	358	507	337	
Center Deflection at Maximum Load (cm)	1.5	1.3	1.5	1.0	1.1	0.9	
Stress in Outer Fiber at P.L. (ksc)	172.78	189.08	262.47	169.56	184.18	167.10	
Modulus of Rupture (ksc)	480.53	541.70	619.06	346.87	466.89	321.80	
Modulus of Elasticity (ksc)	128592	141934	127564	103933	130126	83284	

ตารางที่ ก-18 แสดงบันทึกผลการทดสอบค่าแรงตัด

Deformation (mm)	Load (kg)					
	เต็ง 1	เต็ง 2	เต็ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
1	55	70	70	50	60	30
2	108	131	141	102	136	75
3	162	189	203	155	204	122
4	197	237	274	195	258	169
5	239	289	329	232	308	203
6	278	336	390	264	365	241
7	310	381	444	298	409	275
8	333	423	499	326	442	325
9	355	452	544	345	473	337
10	377	474	572	358	491	
11	395	497	621		507	
12	406	526	652			
13	417	530	663			
14	442		677			
15	445		684			



รูปที่ ก-11 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงดัดของไม้เต็งภาคเหนือ (หน้า 15)



รูปที่ ก-12 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงดัดของไม้ยางภาคเหนือ (หน้า 15)

ตารางที่ ก-19 แสดงค่าแรงดึง

Specimen	Weight (gm)	Dimension (cm)		Area (cm ²)	Max.Load (kg)	Tensile Strength (ksc.)
		A	B			
เตี้ง 1	104.67	2.700	4.860	13.12	169.7	12.932
เตี้ง 2	109.14	2.510	4.920	12.35	161.3	13.062
เตี้ง 3	107.30	2.840	5.070	14.40	175.3	12.175
ยาง 1	111.04	2.620	5.180	13.57	123.5	9.100
ยาง 2	120.54	2.580	5.200	13.42	66.5	4.957
ยาง 3	109.61	2.710	5.010	13.58	118.0	8.691
Average Tensile Strength of เตี้ง				12.723	ksc	
Average Tensile Strength of ยาง				7.583	ksc	

ตารางที่ ก-20 แสดงค่าแรงเฉือน

Type of Specimen	Dimension (cm)		Shearing Area (cm ²)	Maximum Load (kg)	Shearing Stress (ksc)	P.S.
	b	d				
เตี้ง 1	4.790	5.200	24.91	549.1	22.045	
เตี้ง 2	4.970	5.220	25.94	672.1	25.906	
เตี้ง 3	4.750	5.000	23.75	461.4	19.427	
ยาง 1	4.900	5.310	26.02	353.8	13.598	
ยาง 2	4.740	5.220	24.74	267.6	10.815	รับแรงเฉือนได้ไม่เต็มพื้นที่หน้าตัด
ยาง 3	4.870	4.960	24.16	334.2	13.836	

ไม้เต็งและไม้ยางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ ก-21 แสดงความค่าความชื้น

ชนิดของไม้	ด้าน A(mm)			ด้าน B (mm)			ด้าน C (mm)			น้ำหนัก (gm)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ก่อนอบ												
เต็ง 1	51.38	51.38	51.40	48.66	48.64	48.64	199.10	199.10	199.10	491.99	491.82	491.91
เต็ง 2	51.64	51.60	51.60	48.94	48.94	48.94	200.10	200.10	200.10	490.18	490.10	490.11
เต็ง 3	52.78	52.78	52.80	49.42	49.42	49.40	190.02	190.00	190.00	487.67	487.65	487.60
ยาง 1	46.00	46.00	46.00	46.78	46.80	46.80	197.22	197.20	197.20	328.52	328.46	328.60
ยาง 2	45.78	45.80	45.80	46.00	46.00	46.02	192.42	192.40	192.40	311.18	311.33	311.20
ยาง 3	46.34	46.34	46.32	45.30	45.30	45.30	197.28	197.30	197.30	330.49	330.47	330.52
หลังอบ												
เต็ง 1	49.60	49.60	49.60	47.84	47.84	47.86	198.92	198.92	198.90	458.21	458.18	458.51
เต็ง 2	49.70	49.72	49.72	47.62	47.60	47.60	199.96	199.98	199.96	452.92	452.83	452.94
เต็ง 3	50.12	50.10	50.10	48.18	48.18	48.18	189.78	189.80	189.80	449.02	449.55	449.32
ยาง 1	44.48	44.50	44.50	43.88	43.92	43.92	196.76	196.76	196.76	283.12	283.17	282.97
ยาง 2	44.56	44.56	44.56	44.12	44.10	44.10	191.98	191.96	191.96	274.89	275.10	274.92
ยาง 3	44.88	44.90	44.90	43.40	43.40	43.40	197.00	197.00	196.98	289.11	289.22	289.20

ตาราง ก-22 แสดงเปอร์เซ็นต์ความชื้น และ เปอร์เซนต์การหดตัว


ชนิดของไม้	การหดตัวด้าน A (%)				การหดตัวด้าน B (%)				การหดตัวด้าน C (%)				ความชื้น (%)			
	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย
เต็ง 1	3.59	3.59	3.63	3.60	1.71	1.67	1.63	1.67	0.09	0.09	0.10	0.09	7.37	7.34	7.28	7.33
เต็ง 2	3.90	3.78	3.78	3.82	2.77	2.82	2.82	2.80	0.07	0.06	0.07	0.07	8.23	8.23	8.21	8.22
เต็ง 3	5.31	5.35	5.39	5.35	2.57	2.57	2.53	2.56	0.13	0.11	0.11	0.11	8.61	8.48	8.52	8.53
ยาง 1	3.42	3.37	3.37	3.39	6.61	6.56	6.56	6.57	0.23	0.22	0.22	0.23	16.04	15.99	16.13	16.05
ยาง 2	2.74	2.78	2.78	2.77	4.26	4.31	4.35	4.31	0.23	0.23	0.23	0.23	13.20	13.17	13.20	13.19
ยาง 3	3.25	3.21	3.16	3.21	4.38	4.38	4.38	4.38	0.14	0.15	0.16	0.15	14.31	14.26	14.29	14.29

ตารางที่ ก-23 แสดงค่าแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน


Type of Wood	Dimention (mm)			Weight of specimen (gm)	Defects
	b	d	Length		
เต็ง 1	42.80	49.10	150.68	298.56	
เต็ง 2	48.22	49.30	153.52	267.07	
เต็ง 3	48.02	48.64	152.64	261.85	
ยาง 1	45.82	46.30	148.84	281.25	
ยาง 2	46.30	48.72	155.40	272.90	
ยาง 3	46.54	49.16	154.12	267.00	
P.S. หน้าตัดเล็กที่ใช้รองเวลารับแรง =			50 x	53.00	mm

ตารางที่ ก-24 แสดงบันทึกผลการทดสอบค่าแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน

Deformation (mm)	Load (kg)					
	ตั้ง 1	ตั้ง 2	ตั้ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
0.4	1117	640	489	632	731	322
0.8	1975	1185	967	1550	1200	727
1.2	2859	1788	1506	2415	1875	1139
1.6	3715	2299	2081	3206	2511	1522
2.0	4428	2796	2656	3892	3195	1987
2.4	4908	3272	3179	4297	3686	2385
2.8	5335	3826	3619	4582	4001	2646
3.2	5675	4246	3983	4845	4233	2863
3.6	5908	4523	4145		4413	3025
4.0	6077	4789	4250		4536	3173
4.4		4938	4340		4597	3270
4.8		5058	4412			3312
5.2		5112				



รูปที่ ก-13 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดตั้งฉากกับเส้นของไม้เต็งภาคตะวันออก (ไม้แช่น้ำ)




รูปที่ ก-14 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดตั้งฉากกับเส้นของไม้ยางภาคตะวันออก (ไม้แช่น้ำ)

ตารางที่ ก-25 แสดงค่าแรงอัดขนานเสี้ยน


Dimention (mm)		Weight of specimen (gm)	Gauge Length (cm)
b	d		
46.22	50.20	415.65	19.86
43.94	47.20	402.63	20.52
44.88	47.88	411.09	20.27
43.70	46.20	292.40	20.08
45.12	47.14	307.83	20.26
47.26	50.18	321.73	20.47

ตารางที่ ก-26 แสดงบันทึกผลการทดสอบค่าแรงอัดขนานเสี้ยน

Deformation (mm)	Load (kg)					
	ตั้ง 1	ตั้ง 2	ตั้ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
0.2	746	852	998	587	985	1150
0.4	1752	2301	2150	1182	1925	2285
0.6	2854	3722	3524	1932	3121	3452
0.8	4103	5386	4894	2661	4315	4730
1.0	5314	6989	6529	3485	5428	6014
1.2	6705	8147	7923	4475	6553	7322
1.4	8073	8754	8991	5312	7574	8505
1.6	9356	9026	9650	6033	8365	9441
1.8	10568	9130	9975	6712	8947	9882
2.0	11573	9175	10125	7246	9238	9990
2.2	12249		10200	7609	9384	
2.4	12488			7823		
2.6	12596			8012		
2.8				8125		



รูปที่ ก-15 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดขนานกับเส้นของไม้เต็งภาคตะวันออก (ไม้แก่น้ำ)




รูปที่ ก-16 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดขนานกับเส้นของไม้ยางภาคเหนือ (ไม้แก่น้ำ)

ตารางที่ ก-27 แสดงค่าแรงตัด


Specimen Size	Type of wood	ตั้ง			ยาง		
	No.	1	2	3	1	2	3
Width,b (cm)		4.730	4.590	4.658	4.632	4.656	4.550
Depth,d (cm)		4.998	4.852	4.878	4.634	4.928	4.836
Span of Specimen (cm)		80	80	80	80	80	80
Span of Support (cm)		70	70	70	70	70	70
Weight (gm)		1843	1704	1701	1529	1404	1311
Load at Proportional Limit (kg)		600	570	560	560	450	500
Center Deflection at Proportional Limit (cm)		0.66	0.56	0.48	0.59	0.48	0.49
Maximum Load (kg)		796	808	826	668	735	676
Center Deflection at Maximum Load (cm)		1.1	1.0	0.9	0.8	1.2	0.9
Stress in Outer Fiber at P.L. (ksc)		609.37	633.00	606.30	675.60	477.57	563.85
Modulus of Rupture (ksc)		808.43	897.30	894.29	805.89	780.04	762.33
Modulus of Elasticity (ksc)		197046	248497	276205	265831	216257	253813

ตารางที่ ก-28 แสดงบันทึกผลการทดสอบค่าแรงดัด

Deformation (mm)	Load (kg)					
	ตั้ง 1	ตั้ง 2	ตั้ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
1	111	109	165	91	43	115
2	195	210	275	187	125	210
3	284	315	379	289	204	305
4	371	416	481	383	292	413
5	464	516	572	471	362	502
6	549	603	641	566	420	562
7	628	679	710	628	505	613
8	698	749	776	668	576	659
9	755	787	826		637	676
10	782	808			683	



รูปที่ ก-17 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงดัดของไม้เต็งภาคเหนือ (ไม้แช่น้ำ)



รูปที่ ก-18 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงดัดของไม้ยางภาคเหนือ (ไม้แช่น้ำ)

ตารางที่ ก-29 แสดงค่าแรงดึง

Specimen	Weight (gm)	Dimension (cm)		Area (cm ²)	Max.Load (kg)	Tensile Strength (ksc.)
		A	B			
เตี้ง 1	92.17	2.590	4.632	12.00	404.3	33.700
เตี้ง 2	90.24	2.232	4.400	9.82	256.7	26.138
เตี้ง 3	96.08	3.098	4.492	13.92	291.0	20.911
ยาง 1	87.04	2.244	4.802	10.78	192.8	17.892
ยาง 2	84.98	2.920	4.758	13.89	133.9	9.638
ยาง 3	80.52	2.270	4.644	10.54	118.2	11.212
Average Tensile Strength of เตี้ง				26.917	ksc	
Average Tensile Strength of ยาง				12.914	ksc	

ตารางที่ ก-30 แสดงค่าแรงเฉือน

Type of Specimen	Dimension (cm)		Shearing Area (cm ²)	Maximum Load (kg)	Shearing Stress (ksc)
	b	d			
เตี้ง 1	4.554	4.732	21.55	459.5	21.323
เตี้ง 2	4.500	4.746	21.36	428.5	20.064
เตี้ง 3	4.746	4.934	23.42	568.2	24.265
ยาง 1	4.650	5.032	23.40	334.7	14.304
ยาง 2	4.766	4.908	23.39	331.3	14.163
ยาง 3	4.508	5.140	23.17	347.8	15.010

ไม้เต็งและไม้ยางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 วัน

ตารางที่ ก-31 แสดงความค่าความชื้น

ชนิดของไม้	ด้าน A(mm)			ด้าน B (mm)			ด้าน C (mm)			น้ำหนัก (gm)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ก่อนอบ												
เต็ง 1	45.72	45.70	45.70	49.02	49.00	49.02	202.42	202.40	202.40	434.95	434.98	434.97
เต็ง 2	48.60	48.60	48.60	50.60	50.56	50.60	200.00	200.00	200.02	463.17	463.16	463.17
เต็ง 3	46.06	46.08	46.06	49.84	49.84	49.84	202.88	202.88	202.90	452.60	452.60	452.60
ยาง 1	45.38	45.40	45.40	51.62	51.62	51.60	204.90	204.90	204.90	456.89	456.84	456.85
ยาง 2	51.20	51.20	51.18	52.68	52.70	52.70	204.00	204.02	204.02	529.14	529.14	529.12
ยาง 3	45.80	45.80	45.80	51.22	51.20	51.22	203.14	203.16	203.16	466.58	466.58	466.57
หลังอบ												
เต็ง 1	41.90	41.90	41.90	47.46	47.44	47.44	202.10	202.12	202.12	292.92	292.90	292.90
เต็ง 2	47.66	47.66	47.66	46.78	46.74	46.76	199.26	199.26	199.24	308.41	308.40	308.37
เต็ง 3	42.90	42.88	42.90	48.36	48.38	48.38	202.44	202.44	202.44	296.93	296.92	296.93
ยาง 1	43.94	43.94	43.92	47.28	47.30	47.30	204.52	204.52	204.50	293.51	293.51	293.51
ยาง 2	51.00	51.00	51.00	47.78	47.78	47.76	203.70	203.70	203.70	344.36	344.36	344.33
ยาง 3	43.90	43.90	43.92	47.36	47.36	47.34	202.92	202.90	202.90	295.56	295.60	295.60

ตาราง ก-32 แสดงเปอร์เซ็นต์ความชื้น และ เปอร์เซ็นต์การหดตัว


ชนิดของไม้	การหดตัวด้าน A (%)				การหดตัวด้าน B (%)				การหดตัวด้าน C (%)				ความชื้น (%)			
	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย	1	2	3	เฉลี่ย
เต็ง 1	9.12	9.07	9.07	9.09	3.29	3.29	3.33	3.30	0.16	0.14	0.14	0.15	48.49	48.51	48.50	48.50
เต็ง 2	1.97	1.97	1.97	1.97	8.17	8.17	8.21	8.18	0.37	0.37	0.39	0.38	50.18	50.18	50.20	50.19
เต็ง 3	7.37	7.46	7.37	7.40	3.06	3.02	3.02	3.03	0.22	0.22	0.23	0.22	52.43	52.43	52.43	52.43
ยาง 1	3.28	3.32	3.37	3.32	9.18	9.13	9.09	9.13	0.19	0.19	0.20	0.19	55.66	55.65	55.65	55.65
ยาง 2	0.39	0.39	0.35	0.38	10.26	10.30	10.34	10.30	0.15	0.16	0.16	0.15	53.66	53.66	53.67	53.66
ยาง 3	4.33	4.33	4.28	4.31	8.15	8.11	8.20	8.15	0.11	0.13	0.13	0.12	57.86	57.84	57.84	57.85

ตารางที่ ก-33 แสดงค่าแรงอัดตั้งฉากเฉลี่ย


Type of Wood	Dimention (mm)			Weight of specimen (gm)	Defects
	b	d	Length		
เต็ง 1	50.02	52.16	154.72	372.63	
เต็ง 2	45.92	49.06	154.32	333.69	
เต็ง 3	45.92	49.50	155.02	341.37	
ยาง 1	49.84	51.40	152.00	360.37	
ยาง 2	50.60	51.68	155.28	399.69	
ยาง 3	50.46	50.72	155.04	343.77	
P.S. หน้าตัดเล็กที่ใช้รองเวลารับแรง =			50 x	53.00	mm

ตารางที่ ก-34 แสดงบันทึกผลการทดสอบค่าแรงอัดตั้งฉากเส้น

Deformation (mm)	Load (kg)					
	เต็ง 1	เต็ง 2	เต็ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
0.4	555	791	657	271	452	370
0.8	1082	1282	1100	538	942	812
1.2	1557	1542	1378	810	1305	1163
1.6	1830	1760	1540	1050	1568	1353
2.0	2092	1970	1685	1246	1800	1487
2.4	2270	2126	1840	1379	1998	1648
2.8	2425	2266	1990	1514	2134	1775
3.2	2557	2380	2119	1618	2264	1895
3.6	2690	2481	2235	1718	2397	2003
4.0	2789	2602	2361	1806	2497	2082
4.4	2878	2685	2465	1890	2600	2189
4.8	2975	2774	2535	1972	2699	2275
5.2	3067	2863		2054		2343
5.6	3145			2147		2421
6.0	3231			2210		
6.4	3299			2288		
6.8	3360			2375		



รูปที่ ก-19 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดตั้งฉากกับเส้นของไม้เต็งภาคตะวันออก (หน้า 15)




รูปที่ ก-20 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดตั้งฉากกับเส้นของไม้ยางภาคตะวันออก (แผ่นไม้ 15)

ตารางที่ ก-35 แสดงค่าแรงอัดขนาดเส้น


Type of Wood	Dimention (mm)		Weight of specimen (gm)	Gauge Length (cm)
	b	d		
เต็ง 1	49.58	50.80	510.65	20.45
เต็ง 2	45.82	49.40	427.47	20.25
เต็ง 3	48.62	48.94	473.33	20.47
ยาง 1	45.50	50.00	495.32	20.20
ยาง 2	45.80	51.18	524.00	20.59
ยาง 3	45.46	51.18	507.40	20.29

ตารางที่ ก-36 แสดงบันทึกผลการทดสอบแรงอัดขนานเสี้ยน

Deformation (mm)	Load (kg)					
	ตั้ง 1	ตั้ง 2	ตั้ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
0.2	853	725	1052	881	500	789
0.4	1803	1453	2013	1881	1452	1750
0.6	2843	2380	3089	2886	2444	2791
0.8	4126	3287	4200	4081	3476	3815
1.0	5604	4270	5285	5142	4528	4728
1.2	7083	5117	6405	5986	5501	5543
1.4	8289	5878	7169	6337	5950	6030
1.6	8959	6451	7620	6574	6289	6372
1.8	9206	6652	7925	6691	6445	6598
2.0	9216	6789	8074	6707	6519	6677
2.2			8090			



รูปที่ ก-21 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดขนานเส้นของไม้เต็งภาคตะวันออก (หน้า 15)




รูปที่ ก-22 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงอัดขนานเส้นของไม้ยางภาคตะวันออก (แผ่นน้ำ 15)

ตารางที่ ก-37 แสดงค่าแรงดัด


Specimen Size	Type of wood	เต็ง			ยาง		
	No.	1	2	3	1	2	3
Width,b (cm)		4.842	4.532	4.738	4.850	4.690	4.774
Depth,d (cm)		5.158	5.000	4.950	5.044	4.806	4.910
Span of Specimen (cm)		80	80	80	80	80	80
Span of Support (cm)		70	70	70	70	70	70
Weight (gm)		1776	1710	1859	1945	2057	1955
Load at Proportional Limit (kg)		220	230	210	320	320	320
Center Deflection at Proportional Limit (cm)		0.29	0.30	0.30	0.42	0.41	0.63
Maximum Load (kg)		573	603	527	625	647	466
Center Deflection at Maximum Load (cm)		1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	1.5
Stress in Outer Fiber at P.L. (ksc)		204.94	243.60	217.07	311.20	354.48	333.65
Modulus of Rupture (ksc)		533.76	638.66	544.74	607.81	716.71	485.87
Modulus of Elasticity (ksc)		146139	176163	155918	158579	194259	115972

ตารางที่ ก-38 แสดงบันทึกผลการทดสอบค่าแรงดัด

Deformation	Load (kg)					
	เต็ง 1	เต็ง 2	เต็ง 3	ยาง 1	ยาง 2	ยาง 3
0	0	0	0	0	0	0
1	77	83	72	75	83	63
2	157	159	143	152	166	118
3	224	231	212	235	241	165
4	274	286	255	310	315	216
5	326	354	309	371	376	261
6	369	400	365	436	443	306
7	417	450	400	475	486	345
8	460	493	437	521	525	378
9	484	515	457	560	566	404
10	518	531	472	590	599	425
11	541	552	491	612	618	442
12	556	561	512	619	638	448
13	563	571	515	625	647	464
14	569	590	520			464
15	573	591	527			466
16		603				



รูปที่ ก-23 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงดัดของไม้เต็งภาคตะวันออก (หน้า 15)



รูปที่ ก-24 กราฟแสดงผลการทดสอบแรงดัดของไม้ยางภาคตะวันออก (แผ่นน้ำ 15)

ตารางที่ ก-39 แสดงค่าแรงดึง

Specimen	Weight (gm)	Dimension (cm)		Area (cm ²)	Max.Load (kg)	Tensile Strength (ksc.)
		A	B			
เตี้ง 1	117.28	2.680	4.880	13.08	298.8	22.847
เตี้ง 2	126.29	2.830	4.560	12.90	194.3	15.056
เตี้ง 3	121.54	2.580	4.560	11.76	191.3	16.260
ยาง 1	127.85	2.610	4.670	12.19	137.1	11.248
ยาง 2	110.40	2.560	4.640	11.88	109.2	9.193
ยาง 3	123.11	2.620	5.190	13.60	160.9	11.833
Average Tensile Strength of เตี้ง				18.055	ksc	
Average Tensile Strength of ยาง				10.758	ksc	

ตารางที่ ก-40 แสดงค่าแรงเฉือน

Type of Specimen	Dimension (cm)		Shearing Area (cm ²)	Maximum Load (kg)	Shearing Stress (ksc)
	b	d			
เตี้ง 1	4.710	4.970	23.41	383.0	16.361
เตี้ง 2	4.940	5.140	25.39	447.3	17.616
เตี้ง 3	4.780	4.860	23.23	455.7	19.616
ยาง 1	5.030	5.070	25.50	297.6	11.670
ยาง 2	4.730	5.460	25.83	277.6	10.749
ยาง 3	4.860	5.000	24.30	323.1	13.296



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ข-1 รายชื่อไม้ทางพฤกษศาสตร์และที่เกิด

ชื่อไม้	ชื่อทางพฤกษศาสตร์	ถิ่นกำเนิด	ความทนทาน (ปี)
กระที่เขาควาย	Dalbergia Cultrata	ตะวันออกเฉียงเหนือ	6 - 10
เขลียง	Dialium Cochinchinense	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เกิน 10
กั้นเกรา	Fagrafrans	ใต้	6 - 10
แดง	Xylia Kerrii	เหนือ	เกิน 10
เต็ง	Shorea Obtusa	เหนือ	เกิน 10
ประดู่	Pterocarpus Macrocarpus	เหนือ	เกิน 10
มะเกลือเลือด	Terminalia Mucronata	เหนือ	6 - 10
มะค่าโมง	Afzelia Xylocarpa	ตะวันออกเฉียง	เกิน 10
รัง	Pentacme Siamensis	ตะวันออกเฉียง	เกิน 10
หลุมพอ	Afzelia Bakeri	ตะวันออกเฉียง	เกิน 10
เคี่ยม	Cotylelobium Lanceolatum	ใต้	-
ก๊ว	Adina Cordifolia	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2 - 6
ตะเคียนทอง	Hopea Odorata	ตะวันออกเฉียง	6 - 10
ตะเคียนหนู	Anogeissus Accuminata	ตะวันออกเฉียงใต้	2 - 6
ตะแบก	Lagerstroemia Calyculata	ตะวันออกเฉียง	6 - 10
นนทรีย์	Peltophorum Dasyrachis	ตะวันออกเฉียง	2 - 6
พลวง	Dipterocarpus Tuberculatus	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เกิน 10
มะค่าแต้	Sindora Siamensis	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เกิน 10
เหียง	Dipterocarpus Obtusifolius	ตะวันออกเฉียงเหนือ	6 - 10
กระเจา	Holoptelea Integrifolia	ใต้	2 - 6
กะบาก	Anisoptera Giabra	ตะวันออกเฉียงใต้	2 - 6
พะยอม	Shorea Floribunda	เหนือ	6 - 10
ยางแดง	Dipterocarpus Pilesus	ใต้	2 - 6
สัก	Tectona Grandis	เหนือ	เกิน 10
อินทนิล	Lagerstroemia Flos-reginae	เหนือ	เกิน 10
กะท้อน	Sandoricum Indicum	เหนือ	2 - 6
ยมหอม	Ceorela Toona	ตะวันออกเฉียง, ตะวันออกเฉียงเหนือ	2 - 6
ยางขาว	Dipterocarpus Alatus	ตะวันออกเฉียงใต้	2 - 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผนข 2
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ข-2 หน่วยแรงที่ยอมให้ของไม้ไทยตามข้อเสนอแนะของกรมป่าไม้ (ใช้งานในที่ร่ม รับน้ำหนักปกติ)

ชื่อไม้	ความถ่วง จำเพาะ	หน่วย น้ำหนัก (kg/m ³)	แรงดัดและ แรงดึงขนานเสี้ยน (ksc)	แรงอัด ขนานเสี้ยน (ksc)	แรงอัด ตั้งฉากเสี้ยน (ksc)	แรงเฉือน ขนานเสี้ยน (ksc)
เซ็ง	1.10	1100	260	161	107	18
กันเกรา	0.93	920	209	93	50	13
ชัน	0.88	880	231	105	60	25
แดง	1.05	1050	246	120	88	12
เต็ง	1.07	1070	220	111	73	12
ประดู่	0.82	840	214	113	80	14
มะค่าโมง	0.85	850	189	96	48	13
รัง	1.15	1060	230	110	79	15
หลุมพอ	0.84	850	241	121	42	11
เคี่ยมคะนอง	0.79	960	211	-	-	11
ก๊าว	0.69	690	150	91	68	11
ตะเคียนทอง	0.77	760	166	83	46	9
ตะเคียนหนู	0.86	860	180	70	68	8
ตะแบก	0.72	720	178	88	42	15
นนทรี	0.82	810	166	70	47	9
พลวง	0.94	940	214	91	40	12
มะค่าแต้	0.99	990	222	86	92	16
เหียง	0.90	900	156	83	48	16
กระเจา	0.71	700	155	77	42	12
กะบาก	0.74	740	170	51	25	6
พะยอม	0.82	730	134	73	43	11
ยาง	0.69	690	136	68	26	13
สัก	0.62	630	140	74	32	10
อินทนิล	0.65	640	135	79	30	13
กะท้อน	0.57	580	120	47	31	8
ยมหอม	0.53	530	134	56	24	7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผนข 3
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ข-3 หน่วยแรงที่ยอมให้ตามข้อบัญญัติของ กทม. และมาตรฐาน ว.ส.ท. (ใช้งานในร่ม รับน้ำหนักปกติ)

ชนิดไม้	โมดูลัส ยืดหยุ่น (ksc)	หน่วยแรงตัด หน่วยแรงดึง (ksc)	หน่วยแรงอัด		หน่วยแรงเฉือน ขนานเส้น (ksc)
			ขนานเส้น (ksc)	ขวางเส้น (ksc)	
ไม้เนื้ออ่อนมาก ¹	78900	60	45	12	6
ไม้เนื้ออ่อน ²	94100	80	60	16	8
ไม้เนื้อปานกลาง ³	112300	100	75	22	10
ไม้เนื้อแข็ง ⁴	136300	120	90	30	12
ไม้เนื้อแข็งมาก ⁵	189000	150	110	40	15

หมายเหตุ

¹ ไม้เนื้ออ่อนมาก ได้แก่ กระท้อน จำปาป่า จิกนม ยมหอม ยางขาว สองสี

² ไม้เนื้ออ่อน ได้แก่ GRAT กระจ่าง กะบาก ตะปุนขาว พะยอม ยางแดง สัก อินทนิล

³ ไม้เนื้อปานกลาง ได้แก่ กว้าว ตะเคียนทอง ตะเคียนหนู ตะแบก ตาเสือ นนทรีย์ พลอง
มะค่าแต้

⁴ ไม้เนื้อแข็ง ได้แก่ กันเกรา แดง ตะกร้อไข่ ตะคร้อหนาม เต็ง ประดู่ มะค่าโมง รั้ง ยมหิน
เลียงมัน หลุมพอ สักขี้ควาย เคี่ยม

⁵ ไม้เนื้อแข็งมาก ได้แก่ กระจ่าง ไขควาย เขลียง ตีนนก บุนนาค

สังเกตว่า

- หน่วยแรงอัดขนานเส้นที่ยอมให้ = 0.75X(หน่วยแรงตัดที่ยอมให้)
- หน่วยแรงอัดขวางเส้นที่ยอมให้ = 0.20X(หน่วยแรงตัดที่ยอมให้)
- หน่วยแรงเฉือนขนานเส้นที่ยอมให้ < 0.10X(หน่วยแรงตัดที่ยอมให้)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้