

การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนและเศษผงหนัง
เพื่อใช้แทนไม้แบบก่อสร้าง

SYNTHESIS OF POLYETHYLENE-LEATHER DUST COMPOSITE
TO USE AS THE FORM FOR CONSTRUCTION

อมรรักษ์ สุนทรพงศ์
AMORNAT SUNTORNPONG

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2549

ISBN 974-15-2505-2

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนและเศษผงหนัง
เพื่อใช้แทนไม้แบบก่อสร้าง

SYNTHESIS OF POLYETHYLENE-LEATHER DUST COMPOSITE
TO USE AS THE FORM FOR CONSTRUCTION



อมรรัตน์ สุนทรพงศ์

AMORNRAT SUNTORNPONG

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน...61639
วัน,เดือน,ปี...19 ก.ค. 2549

| |
|--------|
| b..... |
| i..... |

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2549

ISBN 945-15-2505-2

**SYNTHESIS OF POLYETHYLENE-LEATHER DUST COMPOSITE
TO USE AS THE FORM FOR CONSTRUCTION**

AMORN RAT SUNTORNPONG

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF MASTER OF ENGINEERING IN
CHEMICAL ENGINEERING
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

2006

ISBN 945-15-2505-2

COPYRIGHT 2006


SCHOOL OF GRADUATE STUDIES

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนและเศษผงหนังเพื่อใช้แทนไม้แบบก่อสร้าง
SYNTHESIS OF POLYETHYLENE-LEATHER DUST COMPOSITE TO USE AS THE FORM FOR CONSTRUCTION

นักศึกษา นางสาวอมรรัตน์ สุนทรพงศ์
รหัสประจำตัว 45061192
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.ไพศาล นาคพิพัฒน์

| คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ | | ลายมือชื่อ |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ดร.พรสวรรค์ | กาญจนวณิชย์กุล |  |
| ดร.สุรัตน์ | อารีรัตน์ | |
| ดร.อภิรักษ์ | นัมคณิสร์ | |
| ดร.สุชาสินี | เนรมิตตกพงศ์ | |
| รศ.ดร.ไพศาล | นาคพิพัฒน์ | |

วัน/เดือน/ปี ที่สอบ 16 พฤษภาคม 2549 เวลา 9.00-11.00 น.

สถานที่สอบ ณ อาคาร 12 ชั้น ชั้น 4 (ห้อง E12-403)

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแล้ว

(ผศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....30.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2549.....

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อวิทยานิพนธ์ | การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนและเศษผงหนังเพื่อ ใช้แทนไม้แบบก่อสร้าง |
| นักศึกษา | นางสาวอมรรัตน์ สุนทรพงศ์ |
| รหัสนักศึกษา | 45061192 |
| ปริญญา | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
| สาขาวิชา | วิศวกรรมเคมี |
| พ.ศ. | 2549 |
| อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ | รศ.ดร.ไพศาล นาคพิพัฒน์ |

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์วัสดุประกอบ โดยใช้ขวดน้ำพอลิเอทิลีนที่ใช้แล้วเป็นโครงสร้าง เศษหนังสัตว์ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตในโรงงานฟอกหนังมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรง และใช้ยางรีเคลมซึ่งเป็นยางที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ยางที่เสียมมาใช้เป็นสารเติมแต่ง โดยทำการศึกษา คุณสมบัติของวัสดุประกอบจากขวดน้ำพลาสติกพอลิเอทิลีนที่ใช้แล้วและผงหนัง ที่อัตราส่วนขวด น้ำพลาสติกพอลิเอทิลีนที่ใช้แล้วเป็น 100 phr เศษผงหนัง 10, 30, 50, 70, 90 phr ศึกษาสมบัติของ วัสดุประกอบเมื่อใช้ยางรีเคลมเป็นสารเติมแต่ง 0, 5, 10, 15 phr และปรับปรุงผงหนังด้วยสาร ประสารกลุ่มควาไวนิลไซเลนความเข้มข้น 5% (w/w) และอะมิโนไซเลนความเข้มข้น 5%(w/w) ผสม วัสดุด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง แล้วขึ้นรูปชิ้นงานโดยการอัดในแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิ 200 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที พบว่าเมื่อใส่ยางรีเคลมเป็นสารเติมแต่งจะเพิ่มความทนแรงกระแทกของ วัสดุประกอบ และการปรับปรุงผงหนังด้วยสารประสานกลุ่มควาไวนิลไซเลนที่อัตราส่วนของผงหนังมากกว่า 50 phr จะช่วยลดการดูดซับน้ำของวัสดุประกอบ โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุประกอบ คือ ผง หนังที่ปรับปรุงด้วยสารประสานกลุ่มควาไวนิลไซเลน 70 phr และยางรีเคลม 15 phr ได้สมบัติของวัสดุเชิง ประกอบเป็นดังนี้ ความแข็ง 59 (Shore D) ความทนแรงกระแทก 6.9 kJ/m² ความทนแรงโค้งงอ 54 MPa มอดูลัส โค้งงอ 2470 MPa และการดูดซับน้ำ 2.6 %

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Thesis Title | Synthesis of Polyethylene-Leather Dust Composite to Use as the Form for Construction |
| Student | Miss Amornrat Suntornpong |
| Student ID. | 45061192 |
| Degree | Master of Engineering |
| Programme | Chemical Engineering |
| Year | 2006 |
| Thesis Advisor | Assoc. Prof. Dr.Paisal Nakpipat |

ABTRACT

This research aims to study on composite material. The used polyethylene bottles were used as the matrix, and the leather dust from tanning industry was used as the reinforcement and the amount of reclaimed rubber was added as the additive. The suitable ratio of materials and filler investigated and experimented. In the experiment, the variation of 10, 30, 50, 70 and 90 phr of leather dust, and 0, 5, 10 and 15 phr of reclaimed rubber were used to mixed with polyethylene flake. The other case, leather dust was modified with vinylsilane and aminosilane coupling agent. The mixing was carried on Two roll-mill, and formed the test pieces with Thermal compression molding at 200°C for 5 minutes each and cut into the standard shape of the tests. The results showed that the impact strength was increased while reclaimed rubber and modified-leather dust were used to decrease the water absorption. The suitable ratio of composite was composed of 70 phr modified-leather dust and 15 phr reclaimed rubber which it got the good properties as follow: hardness is 59 (Shore D), impact strength is 6.9 kJ/m², flexural strength is 54 MPa, flexural modulus is 2470 MPa and water absorption is 2.6 % .

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ รศ.ดร. ไพศาล นาคพิพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และความช่วยเหลือจนกระทั่งลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอบคุณ คุณ พิศักดิ์ ผลโพธิ์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้คำแนะนำด้านเครื่องมือและอุปกรณ์

ขอบคุณ คุณ พิมใจ ภูชนะกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่อำนวยความสะดวกในการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสารเคมี

ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรมและพอลิเมอร์เทคโนโลยี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านเครื่องมือ

ขอบคุณ บริษัท ไทยยูเนี่ยนพัฒนากิจ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ยางรีเคลมที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้

ขอบคุณและขอใจ พี่ เพื่อน และน้อง ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้กำลังใจและคอยช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้ กราบขอบพระคุณ พ่อและแม่ บุพการีผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผู้วิจัย

นางสาวอมรรัตน์ สุนทรพงศ์

ผู้วิจัย

สารบัญ

| | หน้า |
|------------------------------------------------------|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย..... | I |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..... | II |
| กิตติกรรมประกาศ..... | III |
| สารบัญ..... | IV |
| สารบัญตาราง..... | V |
| สารบัญภาพ..... | VI |
| บทที่ 1 บทนำ..... | 1 |
| ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา..... | 1 |
| ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์..... | 2 |
| สมมติฐานของการวิจัย..... | 2 |
| ขอบเขตของการศึกษา..... | 3 |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน..... | 3 |
| ประโยชน์ที่ได้รับ..... | 3 |
| บทที่ 2 ทฤษฎี..... | 4 |
| บทที่ 3 การทดลอง..... | 15 |
| ศึกษาผลกระทบจากการแปรเปลี่ยนปริมาณพวงหรีด | |
| และสารเติมแต่งต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ..... | 15 |
| ศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุงพวงหรีดด้วยสารประสานคู่ควบ | |
| ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ..... | 16 |
| การทดสอบ..... | 18 |
| บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง..... | 26 |
| ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุประกอบ..... | 26 |
| ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุประกอบ..... | 28 |
| การวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ..... | 43 |
| บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง..... | 47 |
| เอกสารอ้างอิง..... | 51 |
| ภาคผนวก..... | 53 |
| ประวัติผู้เขียน..... | 60 |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.1 การลดกากของเสียจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง..... | 12 |
| 3.1 วัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีน ผงหนัง และสารเติมแต่งที่อัตราส่วนต่าง ๆ..... | 16 |
| 3.2 วัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีน ผงหนังที่ปรับปรุงด้วยสารประสานคู่ควบ..... | 17 |
| 3.3 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลตามมาตรฐาน ASTM..... | 17 |
| 4.1 เปรียบเทียบสมบัติวัสดุเชิงประกอบที่ผงหนังไม่คัดขนาด 70 phr กับไม้แบบก่อสร้าง..... | 42 |

สารบัญภาพ

| รูปที่ | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.1 ความแตกต่างระหว่างไม้กับวัสดุเชิงประกอบที่ใช้เป็นไม้..... | 4 |
| 2.2 ตัวอย่างวัสดุเชิงประกอบที่มีส่วนเสริมแรงต่างกัน..... | 6 |
| 2.3 โครงสร้างทางเคมีของพอลิเอทิลีน..... | 9 |
| 2.4 ขั้นตอนการพอกหนัง..... | 11 |
| 3.1 การทดสอบแบบไอซอด..... | 18 |
| 3.2 หน่วยสำหรับพลังงานกระแทก..... | 18 |
| 3.3 ลักษณะของชิ้นงานทดสอบแบบไอซอด..... | 19 |
| 3.4 ประเภทของความเสียหายของชิ้นงานทดสอบ..... | 19 |
| 3.5 หลักการของเทคนิคการทดสอบความทนแรงกระแทกแบบค้อนเหวี่ยง..... | 20 |
| 3.6 เครื่องทดสอบความทนแรงกระแทกแบบค้อนเหวี่ยง..... | 21 |
| 3.7 เครื่องวัดความแข็ง (Shore D)..... | 22 |
| 3.8 หลักการทำงานของเครื่องวัดความแข็ง (Shore D)..... | 22 |
| 3.9 หัวกดของเครื่องวัดความแข็ง (Shore D)..... | 23 |
| 3.10 แรงที่เกิดขึ้นในการทดสอบความทนแรงโค้งงอ..... | 24 |
| 3.11 เครื่องทดสอบ Universal machine..... | 24 |
| 4.1 สันฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบที่อัตราส่วนผงแห้งขนาด 8-20 เมช..... | 26 |
| 4.2 สันฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบที่อัตราส่วนผงแห้งขนาดมากกว่า 8 เมช..... | 27 |
| 4.3 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 0 phr..... | 28 |
| 4.4 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 5 phr..... | 28 |
| 4.5 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 10 phr..... | 29 |
| 4.6 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 15 phr..... | 29 |
| 4.7 ความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 0 phr..... | 30 |
| 4.8 ความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 5 phr..... | 30 |
| 4.9 ความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 10 phr..... | 31 |
| 4.10 ความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 15 phr..... | 31 |
| 4.11 ความทนแรงโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 0 phr..... | 32 |
| 4.12 ความทนแรงโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 5 phr..... | 32 |
| 4.13 ความทนแรงโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 10 phr..... | 33 |

สารบัญภาพ (ต่อ)

| รูปที่ | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.14 ความทนแรงโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 15 phr..... | 33 |
| 4.15 มอดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 0 phr..... | 34 |
| 4.16 มอดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 5 phr..... | 34 |
| 4.17 มอดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 10 phr..... | 35 |
| 4.18 มอดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 15 phr..... | 35 |
| 4.19 การดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 0 phr..... | 36 |
| 4.20 การดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 5 phr..... | 36 |
| 4.21 การดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 10 phr..... | 37 |
| 4.22 การดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 15 phr..... | 37 |
| 4.23 สเปกตรัม FT-IR ของผงแห้ง..... | 38 |
| 4.24 ความแข็งเมื่อมีการปรับปรุงผงแห้ง (ไม่คัดขนาด) ด้วยไซเลน..... | 40 |
| 4.25 ความทนแรงกระแทกเมื่อมีการปรับปรุงผงแห้ง (ไม่คัดขนาด) ด้วยไซเลน..... | 40 |
| 4.26 ความทนแรงโค้งงอเมื่อมีการปรับปรุงผงแห้ง (ไม่คัดขนาด) ด้วยไซเลน..... | 41 |
| 4.27 มอดูลัสโค้งงอเมื่อมีการปรับปรุงผงแห้ง (ไม่คัดขนาด) ด้วยไซเลน..... | 41 |
| 4.28 การดูดซับน้ำเมื่อมีการปรับปรุงผงแห้ง (ไม่คัดขนาด) ด้วยไซเลน..... | 42 |

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์พลาสติกกำลังเป็นที่นิยมและเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างมาก ทำให้มีพลาสติกเหลือใช้ในรูปขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ขยะพลาสติกเหล่านี้ ส่วนมากเป็นพลาสติกบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ก็เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์เก่า ขยะพลาสติกเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ทางหนึ่ง งานวิจัยนี้ศึกษาการนำพลาสติกใช้แล้วดังกล่าวคือ ขวดน้ำพอลิเอทิลีน มาสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบ (Composite materials) ใช้ทดแทนไม้แบบก่อสร้างที่ได้จากไม้ธรรมชาติ โดยนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมฟอกหนังคือ เศษหนังมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรง นอกจากนี้ยังเลือกใช้ยางริเคลมซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากการนำยางเก่ามาใช้หมุนเวียน เป็นวัสดุตัวเติมอีกด้วย [1]

การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบ เพื่อใช้แทนไม้แบบก่อสร้างจากไม้ธรรมชาติที่นับวันจะมีปริมาณลดน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ลดลง ทำให้ผลผลิตไม้เพื่อการก่อสร้างมีปริมาณจำกัด ไม่เพียงพอกับความต้องการ แม้การนำเข้าไม้จากต่างประเทศจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่วางออกที่คึกคัก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างมีราคาแพง ประกอบกับปัจจุบันปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำและราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น จึงเป็นการดีที่จะคิดค้นหาวัสดุมาทดแทนไม้ ดังเช่นวัสดุเชิงประกอบที่สังเคราะห์จากวัสดุใช้แล้วที่ได้กล่าวมาข้างต้น การนำเอาขยะพลาสติกและเส้นใยธรรมชาติ (Natural fibers) มาใช้ประโยชน์ มีข้อดีหลายประการ เช่น หาง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำ เพิ่มมูลค่าวัสดุ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วัสดุเชิงประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นนี้อาจเรียกว่า “ไม้เทียม” (Artificial woods) สมบัติที่ดีของไม้เทียม ต้องมีลักษณะคล้ายไม้ น้ำหนักเบา สามารถดกด้วยตะปู ตัดด้วยเลื่อย มีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ผุกร่อนง่ายและไม่ถูกทำลายโดยแมลง [2]

วัสดุเชิงประกอบ เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน วัสดุเชิงประกอบส่วนมากผลิตขึ้นจากสารตั้งต้นใหม่ทั้งสิ้นจึงไม่มีปัญหาอันเนื่องมาจากสิ่งเจือปน แต่การนำขยะพลาสติกและเศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นวัสดุเชิงประกอบจะต้องคำนึงถึงลักษณะโครงสร้าง สมบัติ และสิ่งเจือปนในวัตถุดิบที่มีอิทธิพลต่อสมบัติสำคัญของผลิตภัณฑ์ การศึกษาและวิจัยลักษณะสมบัติของวัตถุดิบ ตลอดจนการพิจารณาใช้สารเติมแต่งอื่นๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตวัสดุเชิงประกอบดังกล่าว

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
- 1.2.2 เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุเชิงประกอบให้เหมาะสมกับการนำมาใช้งานเป็นไม้แบบก่อสร้าง แทนไม้ที่ใช้ในปัจจุบัน
- 1.2.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

- 1.3.1 วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงหน้งที่แตกต่างกัน จะให้สมบัติของวัสดุไม่แตกต่างกัน
- 1.3.2 วัสดุเชิงประกอบที่มีอัตราส่วนของสารเติมแต่ง (ยางรีเคลม) ที่แตกต่างกัน จะให้สมบัติของวัสดุไม่แตกต่างกัน
- 1.3.3 วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานกู่ควบจะให้สมบัติของวัสดุไม่แตกต่างจากวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ใช้สารประสานกู่ควบ
- 1.3.4 วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานกู่ควบต่างกันจะให้สมบัติของวัสดุไม่แตกต่างจากวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ใช้สารประสานกู่ควบ

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรอิสระ

- ขนาดของผงหน้ง
- อัตราส่วนผสมต่างๆ ของวัสดุเชิงประกอบ
- วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานกู่ควบ และไม่ใช่สารประสานกู่ควบ

ตัวแปรตาม

- สมบัติต่างๆ ของวัสดุ เช่น
 - ความแข็ง (Hardness)
 - ความทนแรงกระแทก (Impact strength)
 - การดูดซับน้ำ (Water absorption)
 - ความทนแรงโค้งงอ (Flexural strength)
 - โมดูลัสโค้งงอ (Flexural modulus)

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

- 1.4.1 ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงหน้ที่แตกต่างกัน
- 1.4.2 ศึกษาสมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่มีอัตราส่วนของผงหน้ และสารเติมแต่งแตกต่างกัน
- 1.4.3 ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานกู่ควบ และวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ใช้สารประสานกู่ควบ
- 1.4.4 ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานกู่ควบต่างชนิดกัน

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.5.1 ศึกษาข้อมูล และวิธีการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบเพื่อผลิตไม้เทียม
- 1.5.2 หาวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
- 1.5.3 ขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบตามอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
- 1.5.4 ทดสอบสมบัติเชิงกลตามมาตรฐาน ASTM และตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
- 1.5.5 วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลอง


1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1.6.1 ลดปริมาณของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และในชีวิตประจำวัน
- 1.6.2 เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้
- 1.6.3 เป็นการศึกษาเพื่อหาวัสดุเชิงประกอบที่นำมาใช้ทดแทนไม้

บทที่ 2

ทฤษฎี

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป และได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรา ทำให้มีพลาสติกเหลือใช้ในรูปแบบเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยมากเป็นพวกพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ทางหนึ่ง จึงได้นำเอาพลาสติกเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ขวดน้ำพอลิเอทิลีน และของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในที่นี้คือเศษหนังสัตว์จากโรงงานฟอกหนังที่เป็นขยะเหลือทิ้งมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรง มาผลิตเป็นวัสดุเชิงประกอบเพื่อใช้แทนไม้แบบก่อสร้าง แทนไม้จากธรรมชาติที่นับวันจะมีปริมาณลดน้อยลง เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลง ทำให้ผลผลิตไม้เพื่อการก่อสร้างมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ การนำเข้าไม้จากต่างประเทศทำให้ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างมีราคาแพง ประกอบกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำของประเทศไทยในปัจจุบัน และราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น การนำเอาขยะพลาสติกมาผลิตเป็นวัสดุเชิงประกอบจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกทางหนึ่งด้วย



รูปที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่างไม้กับวัสดุเชิงประกอบที่ใช้เป็นไม้เทียม [3]

2.1 วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ (Polymer composite) [4]

วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ หมายถึง วัสดุที่ประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างน้อย 2 ชนิด ที่มีสมบัติต่างกัน โดยจะแยกกันอยู่คนละวัฏภาค และทำให้ได้วัสดุที่มีสมบัติดีขึ้น โดยทั่วไปจะนิยมทำเพื่อปรับปรุงความแข็งแรง มอดูลัส ความเสถียรในรูปร่าง และลดความหนาแน่น วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนเมทริกซ์ (Matrix phase) ซึ่งจะเป็นสารพอลิเมอร์ และส่วนเสริมแรง (Reinforcement phase) ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นแผ่น อนุภาคเล็ก ๆ หรือเป็นเส้นใยก็ได้ มักจะมีลักษณะรูปร่างและการจัดเรียงตัวที่แตกต่างกันของส่วนเสริมแรง เพื่อแบ่งประเภทของวัสดุเชิงประกอบ

สมบัติของวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ขึ้นกับ

- ♦ การยึดเกาะระหว่างเมทริกซ์และส่วนเสริมแรง
- ♦ สมบัติของเมทริกซ์และส่วนเสริมแรง
- ♦ ขนาดและรูปร่างของส่วนเสริมแรง
- ♦ ปริมาณส่วนเสริมแรง
- ♦ กระบวนการผลิต
- ♦ การจัดเรียงตัวและการกระจายตัวของส่วนเสริมแรง

2.1.1 พอลิเมอร์เมทริกซ์ (Polymer matrix)

พอลิเมอร์เมทริกซ์เป็นส่วนที่ช่วยห่อหุ้มและยึดส่วนเสริมแรงเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งโดยทั่วไปเมทริกซ์มักจะมีคุณสมบัติเหนียวสูง ความแข็งแรงและมอดูลัสต่ำกว่าส่วนเสริมแรง
หน้าที่ของเมทริกซ์ ได้แก่ [5]

- ♦ รักษาความเสถียรในรูปร่าง และขนาดของวัสดุเชิงประกอบ
- ♦ รักษาการกระจายตัวของเส้นใย และแยกไม่ให้เป็นเส้นใยมารวมกัน
- ♦ ทำให้วัสดุเชิงประกอบสามารถทนต่อการเสียดสีภายใต้อุณหภูมิหรือแรงที่ระดับหนึ่ง
- ♦ สามารถกระจายหรือส่งถ่ายแรงที่ได้รับจากภายนอกไปยังเส้นใยได้
- ♦ ช่วยให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและความมีเสถียรในตัวกลางต่าง ๆ

พอลิเมอร์เมทริกซ์ที่ใช้โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. เทอร์โมเซต (Thermoset) [6]

พอลิเมอร์กลุ่มนี้เมื่อผ่านกระบวนการผลิตจะมีรูปร่างถาวร ผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปหลอมอีกไม่ได้ และไม่ละลายในตัวทำละลาย คือไม่เกิดกระบวนการย้อนกลับ เนื่องจาก ก่อนผ่านกระบวนการเตรียม โครงสร้างของพอลิเมอร์ยังไม่เป็นร่างแห แต่เมื่อผ่านกระบวนการโดยให้ความร้อนหรือความดันเข้าไป จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในโครงสร้างเกิดการเชื่อมโยง (Cross-

linking) ระหว่างสายโซ่โมเลกุล มีลักษณะเป็นระบบสามมิติ มีการสร้างพันธะโควาเลนต์ระหว่างสายโซ่โมเลกุล ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความคงทน ไม่หลอมละลาย ถ้าให้ความร้อนมาก ๆ จะไหม้เกรียมและสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม

เทอร์โมเซตที่ใช้เป็นเมทริกซ์ส่วนใหญ่ ได้แก่ อีพอกซี พอลิเอสเตอร์ และไวนิลเอสเตอร์ เมื่อเทอร์โมเซตเรซินที่หลอมเหลวเริ่มแข็งตัว จะเกิดการเชื่อมโยงขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดรอยต่อที่แน่นของโครงร่างแหสามมิติ การเกิดการเชื่อมโยงจะทำให้พอลิเมอร์แข็งตัว มีความแข็งแรงสูง มีความต้านทานสารละลาย มีเสถียรภาพทางความร้อน และต้านทานการเกิดออกซิเดชันได้ดี สมบัติเหล่านี้สัมพันธ์โดยตรงกับความหนาแน่นของการเกิดการเชื่อมโยง และน้ำหนักโมเลกุลของสายโซ่ระหว่างการเชื่อมโยง ถ้าเกิดการเชื่อมโยงมากจะส่งผลให้เมทริกซ์มีความแข็งแรงมาก มีโมดูลัสยืดหยุ่นสูง แต่ถ้าเกิดการเชื่อมโยงมากแล้ว น้ำหนักโมเลกุลของสายโซ่ระหว่างการเชื่อมโยงจะลดลง ซึ่งจะทำให้การเคลื่อนที่ของโมเลกุลเกิดได้ยาก เกิดความเปราะ มีความเครียดต่ำ ความทนแรงกระแทกน้อย และไม่เหนียว

2. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) [7]

เทอร์โมพลาสติกจะละลายได้ดีในตัวทำละลายบางชนิด เมื่อถูกความร้อนสามารถหลอมตัวได้ และเมื่อเย็นลงก็จะแข็งตัว สามารถทำให้หลอมและแข็งตัวหลาย ๆ ครั้งได้ โดยไม่ทำให้สมบัติทางเคมีเปลี่ยนไป อาจแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเทอร์โมพลาสติกอสัณฐาน (Amorphous thermoplastic) และเทอร์โมพลาสติกที่มีผลึกบางส่วน (Semi-crystalline thermoplastic)


เทอร์โมพลาสติกจะไม่เกิดการเชื่อมโยง ดังนั้นความแข็งแรง และความแข็งของเมทริกซ์ที่ได้นั้นเป็นผลโดยตรงจากสมบัติของหน่วยซ้ำ หรือมอนอเมอร์ และน้ำหนักโมเลกุลที่สูง เทอร์โมพลาสติกอสัณฐานจะมีการพันกันของสายโซ่โมเลกุล ซึ่งจะส่งผลคล้ายกับการเกิดการเชื่อมโยง และในพอลิเมอร์ที่สามารถตกผลึกได้ก็จะมีการจัดเรียงตัวที่ดี ทำให้เมทริกซ์มีความแข็งแรง สมบัติของเทอร์โมพลาสติกจะขึ้นกับอัตราการเกิดผลึก สัณฐานวิทยา และการจัดเรียงตัวของผลึก ซึ่งจะขึ้นกับกระบวนการผลิต ตัวอย่างเทอร์โมพลาสติก ได้แก่ พอลิเอไมด์ พอลิสไตรีน พอลิพรอพิลีน พอลิเอทิลีน เป็นต้น

2.1.2 ส่วนเสริมแรง (Reinforcement phase)

ส่วนเสริมแรงมีลักษณะรูปร่างได้หลายแบบ อาจเป็นแผ่น เส้นใย หรืออนุภาคเล็ก ๆ ส่วนเสริมแรงที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเส้นใย (fiber) อาจจะเป็นเส้นใยต่อเนื่อง หรือเส้นใยสั้น ตัวอย่างเส้นใยที่ใช้เสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ เช่น เส้นใยแก้ว เกล็ดคาร์บอน หรือเส้นใยธรรมชาติต่าง ๆ

สมบัติของเส้นใยที่เหมาะสมสำหรับใช้เสริมแรง ควรมีลักษณะดังนี้

- ♦ เส้นใยควรมีโมดูลัสยืดหยุ่นสูง
- ♦ เส้นใยควรมีความแข็งแรงสูง
- ♦ ความแข็งแรงของเส้นใยแต่ละเส้นไม่ควรแตกต่างกันมาก
- ♦ เส้นใยควรจะเสถียร และรับความแข็งแรงขณะจัดเก็บและขึ้นรูปได้
- ♦ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และพื้นผิวของเส้นใยควรมีลักษณะเหมือนกัน



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างวัสดุเชิงประกอบที่มีส่วนเสริมแรงต่างกัน [8] (a) ส่วนเสริมแรงเป็นอนุภาคจัดเรียงตัวแบบสุ่ม (b) ส่วนเสริมแรงเป็นเส้นใยสั้นจัดเรียงตัวในทิศทางเดียวกัน (c) ส่วนเสริมแรงเป็นเส้นใยสั้น จัดเรียงตัวแบบสุ่ม (d) ส่วนเสริมแรงเป็นเส้นใยยาวจัดเรียงตัวในทิศทางเดียวกัน

ปัจจุบันได้มีความสนใจในการประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติ (Natural fibers) มาใช้ประโยชน์เป็นเส้นใยเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบ ประเทศไทยมีเส้นใยธรรมชาติมากมายซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่น เส้นใยเซลลูโลส เส้นใยโปรตีน ฯลฯ

เส้นใยธรรมชาติมีข้อดีหลายประการดังนี้

- ♦ หาง่าย และมีให้เลือกมากมายหลายชนิด
- ♦ เส้นใยบางชนิดเป็นของเหลือทิ้ง ทำให้สามารถ ลดต้นทุนการผลิต
- ♦ เส้นใยจากพืชหรือสัตว์สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่เป็นปัญหาในการกำจัด
- ♦ ช่วยกำจัดและลดของเสียจากภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการใช้วัสดุเสริมแรงที่เป็นเส้นใยธรรมชาติในปัจจุบัน ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องการการปรับปรุงคือ

- ♦ เส้นใยธรรมชาติมีความสามารถในการยึดเกาะกับวัสดุโครงสร้างต่ำ
- ♦ เส้นใยธรรมชาติดูดซับน้ำสูงกว่าเส้นใยสังเคราะห์
- ♦ เส้นใยธรรมชาติขาดความสม่ำเสมอของเส้นใย

โดยเฉพาะเมื่อใช้กับพอลิเมอร์ที่ไม่มีขั้ว เช่น พอลิเอทิลีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ได้ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุเชิงประกอบให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยสารเติมแต่งมีทั้งสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ สามารถแบ่งตามสถานะทางกายภาพได้เป็น 4 หมู่ คือเป็นของแข็ง ยาง ของเหลวและแก๊ส แต่ถ้าจำแนกตามหน้าที่การทำงาน จะแบ่งได้หลายประเภทดังนี้ [9]

- ♦ สารคัดแปรสมบัติเชิงกล (Mechanical property modifiers)
- ♦ สารคัดแปรสมบัติทางเคมี (Chemical property modifiers)
- ♦ สารคัดแปรเพื่อความสวยงาม (Aesthetic property modifiers)
- ♦ สารคัดแปรสมบัติที่พื้นผิว (Surface property modifiers)
- ♦ สารคัดแปรสำหรับกระบวนการผลิต (Processing modifiers)

การปรับปรุงการยึดระหว่างเส้นใยเสริมแรงและพอลิเมอร์ นอกจากจะใช้สารปรับแต่งพื้นผิวแล้ว ยังอาจใช้สารประสานคู่ควบ (Coupling agent) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเส้นใยเสริมแรงและพอลิเมอร์

การใช้สารประสานคู่ควมมี 2 วิธีคือ


- ♦ นำไปเคลือบหรือปรับแต่งที่พื้นผิวของเส้นใยเสริมแรงแล้วจึงนำไปผสมกับพอลิเมอร์
- ♦ ผสมกับพอลิเมอร์โดยตรงระหว่างกระบวนการคอมพาวด์คิง

สารประสานคู่ควมที่ใช้โดยทั่วไปมีดังนี้ คือ

- ♦ สารโครเมียมเชิงซ้อน (Chromium complexes)
- ♦ ซิลเลน (Silanes)
- ♦ ไททานेट (Titanates)
- ♦ เซอร์โคเนียมอะลูมินेट (Zirconium aluminate)

2.2 พอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) [10]

เป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของเอทิลีนมอนอเมอร์ เป็นพอลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติกซึ่งหลอมแล้วสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของคาร์บอน และไฮโดรเจนมีโครงสร้างดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 โครงสร้างทางเคมีของพอลิเอทิลีน

พอลิเอทิลีนเกิดจากพอลิเมอไรเซชันของเอทิลีนตั้งแต่น้ำหนักโมเลกุลต่ำ จนถึงน้ำหนักโมเลกุลสูงและเป็นผลึกสูง โดยทั่วไป พอลิเอทิลีนมีสีขาวขุ่น โปร่งแสง มีความลื่นมันในตัว เมื่อสัมผัสจึงรู้สึกลื่น หยุ่นตัวได้ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ติดแม่พิมพ์ มีความเหนียว ทนความร้อนได้ไม่สูงนัก ทนการกัดกร่อนของสารเคมี เป็นฉนวนไฟฟ้า ใสสีผสมได้ง่าย มีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำ จึงลอยน้ำ เมื่อความหนาแน่นสูงขึ้นจะทำให้ความแข็งเพิ่มขึ้น ความเหนียวเพิ่มขึ้น อุณหภูมิหลอมตัวสูงขึ้น และอัตราการคายก๊าซเพิ่มขึ้น เมื่อความหนาแน่นลดลงจะทำให้อัตราการเสื่อมสลายของผิวเพิ่มขึ้น กล่าวคือผิวจะแตกรานง่ายขึ้น

วิธีการเตรียมพอลิเมอร์ในทางอุตสาหกรรม มีหลายวิธีที่สำคัญ ได้แก่

2.2.1 กระบวนการซีเกลอร์ (Ziegler process)

กระบวนการนี้ใช้ตัวเร่งของซีเกลอร์-เนตคาที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ ไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ อะลูมิเนียมอัลคิล ที่ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศปกติเล็กน้อย ประมาณ 2-4 บรรยากาศ และอุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาเซลเซียส ทำในถังกลางเฉื่อย เนื่องจากพอลิเอทิลีนไม่ละลายในตัวกลางเฉื่อย เช่น ในบรรยากาศไนโตรเจน เมื่อเกิดเป็นพอลิเมอร์แล้วจะตกตะกอนออกมา พอลิเมอร์ที่ได้จะต่างจากพอลิเมอร์ที่เตรียมจากกระบวนการใช้ความดันสูงมาก คือมีกิ่งข้างเล็กน้อยเท่านั้น

2.2.2 กระบวนการฟิลลิปส์ (Phillips process)

กระบวนการนี้ใช้โครเมียมออกไซด์ที่อยู่บนซิลิกา หรืออะลูมินา เป็นตัวเร่งในตัวกลางเฉื่อย เช่น ไซโครเฮกเซน สภาพของปฏิกิริยาอยู่ระหว่างกลางกระบวนการความดันสูงที่ใช้เตรียมพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำและกระบวนการซีเกลอร์ ความดันที่ใช้ทั่วไปประมาณ 30-40 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 90-160 องศาเซลเซียส พอลิเอทิลีนที่ได้มีโครงสร้างเชิงเส้นตรงเกือบสมบูรณ์

2.2.3 กระบวนการสแตนดาร์ด ออยล์ (Standard oil process)

กระบวนการนี้คล้ายคลึงกับกระบวนการฟิลลิปส์มาก ตัวเร่งที่ใช้ ได้แก่ ออกไซด์ของโลหะ เช่น โมลิบดีนัมไดออกไซด์ บนอะลูมินา หรือไทเทเนียมไดออกไซด์ หรือเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ ความดันที่ใช้ประมาณ 40-100 บรรยากาศ และอุณหภูมิของปฏิกิริยาในช่วง 200-300 องศาเซลเซียส พอลิเมอร์ที่ได้เช่นเดียวกับพอลิเมอร์ที่ได้จากกระบวนการฟิลลิปส์ คือมีโครงสร้างเชิงเส้นตรงเกือบสมบูรณ์

สมบัติทั่วไป

- ♦ ยืดหยุ่นได้ดี เหนียวมากที่อุณหภูมิต่ำ
- ♦ มีความทนทานต่อสารเคมีได้ดีมาก
- ♦ ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดีพอสมควร อากาศและก๊าซสามารถซึมผ่านได้ดี
- ♦ หดตัวในแม่พิมพ์ได้ดีมาก ทำให้ถอดจากแม่พิมพ์ได้ง่าย
- ♦ เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก
- ♦ ผสมสีได้ง่าย ผลิตเป็นฟิล์มใส ฟิล์มสี ฟิล์มโปร่งแสง หรือทึบแสงได้
- ♦ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส

ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยพอลิเอทิลีน


ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญได้แก่ ขวดใส่สารเคมี ขวดใส่น้ำ ลังหรือกล่องบรรจุสินค้า ภาชนะต่างๆ เครื่องเล่นของเด็ก ถุงเย็น ถาดทำน้ำแข็ง ชิ้นส่วนของเบตเตอรี่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฉนวนไฟฟ้า ถุงใส่ของ แผ่นฟิล์มสำหรับห่อของ โตะและเก้าอี้ เป็นต้น

2.3 หนังสัตว์

เป็นโปรตีนแบบเส้นใยหรือแท่ง เกิดจากสายพอลิเปปไทด์ยาวหลายสายมารวมกันพันเป็นเกลียว หรือเรียงเป็นแผ่นซ้อน ๆ กัน โดยอาศัยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสาย เช่น ไดซัลไฟด์ (-S-S-) และพันธะไฮโดรเจนจำนวนมาก การนำหนังสัตว์มาใช้ประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำหนังมาฟอกเพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังต่าง ๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องเรือน เป็นต้น

การผลิตหนังฟอกแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ การเตรียมหนังก่อนฟอก (beamhouse process) การฟอก (tanning process) และการตกแต่ง (finishing process) โดยมีรายละเอียดดังรูปที่

2.4 [11]



รูปที่ 2.4 ขั้นตอนการฟอกหนัง

ในอุตสาหกรรมการฟอกหนังได้ก่อให้เกิดของเสียจากการผลิตเป็นจำนวนมาก ดังแสดง
ในตารางที่ 2.1 [12]

ตารางที่ 2.1 การลดกากของเสียจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง

| ขั้นตอน | ลักษณะของเสีย | วิธีการนำไปใช้ประโยชน์/กำจัด | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | ต่างประเทศ | ในประเทศปัจจุบัน |
| <p><u>1.กระบวนการก่อนฟอก</u></p> <p>การขูดฟังผีด</p> <p>การผ่าแยกชั้น</p> | <p>เศษหนังตัด ฟังผีดที่มี ปุนขาว</p> <p>หนังส่วนล่างที่มีปุน ขาว</p> | <p>คอลลาเจน ไขมัน อาหารโปรตีน</p> <p>คอลลาเจน เปลือกไข่ กรอก ของแทะเล่น สำหรับสุนัข เกลาติน</p> | <p>ทำอาหารปลา ปุ๋ย</p> <p>ของแทะเล่นสำหรับ สุนัข เกลาติน และกาว</p> |
| <p><u>2.กระบวนการฟอกหนัง</u></p> <p>ฟอกโครม</p> <p>การตัดหนังเจียร</p> <p>ฟอกฝาด</p> <p>การตัดเจียรหนัง</p> | <p>เศษหนังที่มีโครเมียม</p> <p>เศษหนัง</p> | <p>กาว แผ่นกรองเสียง ปุ๋ยอาหารสัตว์ เ ลาติน ผลิตภัณฑ์ดูดซับ leather borad</p> <p>ปุ๋ย หนังแผ่น ผลิตภัณฑ์ดูดซับ</p> | <p>ฝัง ทิ้ง</p> <p>ทิ้ง หนังราคาถู</p> |
| <p><u>3. การตกแต่งหนัง</u></p> | <p>เศษหนังที่มีโครเมียม และสีข้อม</p> | <p>leather board หนังราคาถู</p> | <p>ขาย ทิ้ง</p> |

2.4 ยางรีเคลม [13]

ยางรีเคลมเป็นยางที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ยางที่เสียแล้ว เช่น ยางล้อรถ หรือยางจากผลิตภัณฑ์ยางที่เสียระหว่างกระบวนการผลิต ยางเหล่านี้เป็นยางที่คงรูปแล้ว ซึ่งการนำไปผลิตเป็นยางรีเคลมจะมีขั้นตอนการกำจัดวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ยาง เช่น โลหะ เส้นใยต่างๆ ออกก่อน ทำโดยการให้ความร้อนกับยางคงรูปที่อุณหภูมิ 200-250 องศาเซลเซียส เป็นเวลาหลายชั่วโมง สามารถทำให้ยางเปลี่ยนสภาพทางเคมี (Depolymerize) เป็นวัตถุดิบที่เรียกว่า ยางรีเคลม ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ เช่นเดียวกับยางสภาพใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อน

การทำยางรีเคลมสามารถทำได้จากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ สารเคมีที่ใช้ช่วยในระหว่างการผลิตยางรีเคลม ได้แก่ สารเคมีกลุ่ม Peptizing agents เช่น Pentachlorothiophenol (PCTP), Zinc salts (ZnPCTP), Dibenzamidediphenyl disulphide โดยเฉพาะ PCTR ใช้ได้ดีกับยางคงรูปจาก SBR และ NBR ส่วน ZnPCTP จะใช้ได้ดีกับยางคงรูปจากยางธรรมชาติ และยาง IR นอกจากนี้ยังอาจใช้ Reclaim oil เช่น Mineral oil ร่วมกับ Resins และสาร Peptizing agents ข้างต้น

การนำยางรีเคลมไปใช้ประโยชน์สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพไม่สูงมากนัก ซึ่งอาจใช้ร่วมกับยางใหม่หรือใช้ยางรีเคลมล้วนๆ และยังสามารถให้ข้อได้เปรียบด้านราคาต้นทุนการผลิต

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประภรณ์ รักคันตระกูล พชริน สัมภวะมนตรี และเพชรรัตน์ ยอดมงคล [14] ได้ทำการศึกษาสมบัติวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีน และเศษหนังสัตว์ ใช้อัตราส่วนโดยน้ำหนักของผงหนังที่ 10 20 30 และ 40 พบว่าอัตราส่วนที่ผงหนังร้อยละ 10 วัสดุเชิงประกอบจะมีสมบัติเชิงกลดีที่สุด แต่ที่อัตราส่วนที่ผงหนังร้อยละ 30 จะมีค่าการนำความร้อนต่ำสุด สมบัติของวัสดุเชิงประกอบจะมีค่าความต้านทานแรงดึงในช่วง 15-19 เมกะปาสคาล ค่าร้อยละการดึงยืดออก ณ จุดขาดอยู่ในช่วงร้อยละ 11-13 ค่ามอดูลัสการยืดหยุ่นอยู่ในช่วง 54-63 เมกะปาสคาล ค่าความทนแรงกระแทกอยู่ในช่วง 5-8 กิโลจูลต่อตารางเมตร ค่าความแข็งอยู่ในช่วง 59-63 (Shore D) ค่าการนำความร้อนอยู่ในช่วง 0.05-0.07 วัตต์ต่อเมตร-องศาเซลเซียส ค่าร้อยละการดูดซับน้ำอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4-5.3 ค่าร้อยละการละลายน้ำอยู่ในช่วงร้อยละ 0.3-3.4 และค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ในช่วง 0.94-1.20

ธีรพัฒน์ อุ่นโชค และพจนีย์ ศรธรรมลี [15] ได้ทำโครงการพิเศษศึกษาการผลิต และสมบัติของไม้เทียมจากวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำกับเส้นใยฝักตบขวา โดยทำการศึกษาอัตราส่วนระหว่างเส้นใยต่อพอลิเมอร์ ผลของสารช่วยผสม คือ พอลิ

เอทิลีน-กราฟท์-มาเลอิกแอนไฮไดรด์ (Polyethylene-graft-Maleic Anhydride, PE-g-MA) ต่อปริมาณ และขนาดของเส้นใยผักตบชวา โดยผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว และขึ้นรูปโดยใช้เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก แล้วทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน และสัณฐานวิทยา จากการทดลองพบว่า ค่าความทนแรงดึง มอดูลัส ค่าความแข็งและองศาความเป็นผลึกจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยผักตบชวา ส่วนค่าร้อยละการดึงยึดออก ณ จุดขาด และความทนแรงกระแทกมีค่าลดลง จากการศึกษาผลของสารช่วยผสมพบว่าปริมาณของสารช่วยผสมที่เหมาะสมคือที่ 3% โดยน้ำหนักต่อน้ำหนักเส้นใย และขนาดเส้นใยที่เหมาะสมคือ 50-80 เมช ค่าร้อยละการดูดซับน้ำจะลดลงเมื่อใช้สารช่วยผสม และมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเส้นใยผักตบชวาเพิ่มขึ้นรวมทั้งขนาดเส้นใยลดลง จากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด พบว่าสารช่วยผสมช่วยให้การยึดเกาะระหว่างเส้นใยกับเมทริกซ์ดีขึ้น

จิรพรรณ หน่ายคอน และมาริสา ดันติลักขณา [16] ได้ทำการศึกษาเส้นใยอ้อยที่ปรับสภาพผิวโดยการฉายรังสีแกมมา เพื่อใช้เป็นสารตัวเติมในวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิพรอพิลีนและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง และใช้มัลติฟังก์ชันนัลมอนอเมอร์ช่วยในการดักจับ พบว่าวัสดุเชิงประกอบสามารถทนทานต่อแรงดึง แรงกระแทก และการขูดถูได้ดี และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวัสดุเชิงประกอบที่ใช้เส้นใยเก่าและเส้นใยใหม่ พบว่าวัสดุเชิงประกอบที่ใช้เส้นใยใหม่จะให้สมบัติเชิงกลดีกว่า และดูดซับน้ำน้อยกว่า

รัชดา ขวัญตน [17] ได้ทำการศึกษาวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเอทิลีนจากขวดน้ำดื่มและเส้นใยอ้อย โดยทำการเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุเชิงประกอบด้วยสารช่วยยึดติด 2 ชนิด คือ PE-g-AA และ PE-g-MAH พบว่าการเติมเส้นใยอ้อยลงในพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงจากขวดน้ำดื่มจะทำให้วัสดุเชิงประกอบมีความแข็งแรงขึ้น แต่การดึงยึด และความทนแรงกระแทกลดลง และการคัดขนาดเส้นใยอ้อยไม่มีผลต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ เมื่อเปรียบเทียบวัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารช่วยยึดติด PE-g-AA และ PE-g-MAH พบว่าไม่แตกต่างกันเนื่องจากเกิดพันธะชนิดเดียวกัน

เฉลิมพล อิทธิวิวัฒน์ และสกุล บรรจงวุฒิ [18] ทำการศึกษาเส้นใยเซลลูโลส คือ เส้นใยสลาบลวง เป็นส่วนเสริมแรงในพอลิพรอพิลีน โดยผสมเส้นใยแก้ว และใช้ไซเลนเป็นสารประสานคู่ควบช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนแรงกระแทก แต่ค่าความทนแรงดึงจะลดลง

Yam และคณะ [19] ทำการศึกษาวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) จากขวดนมและเส้นใยไม้สน โดยศึกษาเส้นใยที่ยังไม่ได้ทำการปรับปรุงนำมาปรับปรุงด้วยความร้อนและอะเซทิลเลต (Acetylate) พบว่าสามารถผสมกันได้ถึงร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก เมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยค่าความทนแรงดึงจะลดลง และเส้นใยที่ยังไม่ได้ทำการปรับปรุงด้วยความร้อนและอะเซทิลเลต จะมีสมบัติดีกว่าเส้นใยที่ปรับปรุงด้วยความร้อน

บทที่ 3

การทดลอง

3.1 ศึกษาผลกระทบจากการแปรเปลี่ยนปริมาณผงแห้ง และสารเติมแต่งต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ

3.1.1 วัสดุและสารเคมีที่ใช้

- เศษหนังสัตว์จากโรงงานฟอกหนัง
- ขวดน้ำพลาสติกพอลิเอทิลีนที่ใช้แล้ว
- ยางรีเคลมจากบริษัท ยูเนียนพัฒนกิจ จำกัด

3.1.2 อุปกรณ์และเครื่องมือ

- เครื่องตัดย่อยพลาสติก
- เครื่องบดเศษหนังสัตว์
- เครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two-roll mill)
- เครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบอัดด้วยความร้อน (Thermal Compression Molding)
- เครื่องตัดชิ้นงาน
- แม่พิมพ์สำหรับตัดชิ้นงาน
- เครื่องทดสอบความทนแรงกระแทก (YASUDA 199311)
- เครื่องทดสอบความแข็ง (Durometer)
- เครื่องทดสอบความทนแรงโค้งงอ
- เวอร์เนีย
- เครื่องชั่ง
- คูบ
- เครื่องคัดขนาด (Sieving Tester)
- ตระแกรงร่อนคัดขนาด 8 เมช และ 20 เมช

3.1.3 เตรียมวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูป

- บดขวดน้ำพอลิเอทิลีนที่ใช้แล้วด้วยเครื่องบดพลาสติก
- บดเศษหนังด้วยเครื่องบดเศษหนังสัตว์ได้ผงแห้งขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร
- คัดขนาดผงแห้งด้วยตระแกรงร่อนคัดขนาด 8 เมช และ 20 เมช

พบว่า ผงหนักขนาดใหญ่กว่า 8 เมช (2.36 – 3 มิลลิเมตร) มีปริมาณร้อยละ 57.34
 ผงหนักขนาด 8-20 เมช (0.83 – 2.36 มิลลิเมตร) มีปริมาณร้อยละ 38.91
 ผงหนักขนาดเล็กกว่า 20 เมช (น้อยกว่า 0.83 มิลลิเมตร) มีปริมาณร้อยละ 3.75
 นำผงหนักมาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วเก็บในเคซิเคเตอร์เพื่อ
 ป้องกันการดูดความชื้น

3.1.4 วิธีการทดลอง

เตรียมส่วนผสมของวัสดุเชิงประกอบด้วยอัตราส่วนดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 วัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีน ผงหนัก และสารเติมแต่งที่อัตราส่วนต่างๆ

| วัสดุ | อัตราส่วน (phr) |
|------------------------------------|-----------------|
| ขวดน้ำพลาสติกพอลิเอทิลีนที่ใช้แล้ว | 100 |
| ผงหนักขนาดใหญ่กว่า 8 เมช | 10 30 50 70 90 |
| ผงหนักขนาด 8 - 20 เมช | 10 30 50 70 90 |
| ผงหนักไม่คัดขนาด | 10 30 50 70 90 |
| ยางรีเคลม | 0 5 10 15 |

- ทำการผสมวัสดุเชิงประกอบด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two-roll mill) ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที
- นำวัสดุเชิงประกอบที่ผสมแล้วมาขึ้นรูปเพื่อนำไปทดสอบด้วยเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบอัดด้วยความร้อน (Thermal Compression Molding) ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส สามารถหลอมขึ้นรูปได้ที่เวลา 5 นาที
- ดัดชิ้นงานตามมาตรฐาน ASTM เพื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติเชิงกล

3.2 ศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุงผงหนักด้วยสารประสานคู่ควบต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ

3.2.1 วัสดุและสารเคมีที่ใช้

- เศษหนังสัตว์จากโรงงานฟอกหนัง
- ขวดน้ำพลาสติกพอลิเอทิลีนที่ใช้แล้ว
- ยางรีเคลมจากบริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัด
- ไวนิลไตรไซเลน (Vinyltris 2-methoxyethoxy silane)
- อะมิโนไซเลน (3-aminopropyl-triethoxysilane)

3.2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือ

เช่นเดียวกับการทดลองที่ 3.1

3.2.3 เตรียมวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูป

- การปรับปรุงผงแห้งด้วยสารประสานคู่ควบไวนิลไซเลน และอะมิโนไซเลน โดยนำผงแห้งไม่คัดขนาดแช่ลงในสารละลายน้ำที่มีไวนิลไซเลน และอะมิโนไซเลนที่ความเข้มข้น 5% (w/w) แล้วนำไปอบเพื่อระเหยตัวทำละลายออกที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง

3.2.4 วิธีการทดลอง

เตรียมส่วนผสมของวัสดุเชิงประกอบด้วยอัตราส่วนดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 วัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีน ผงแห้งที่ปรับปรุงด้วยสารประสานคู่ควบ

| วัสดุ | อัตราส่วน (phr) |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| ขวน้ำพลาสติกพอลิเอทิลีนที่ใช้แล้ว | 100 |
| ผงแห้งที่ปรับปรุงด้วยไวนิลไซเลนความเข้มข้น 5% (w/w) | 10 30 50 70 90 |
| ผงแห้งที่ปรับปรุงด้วยอะมิโนไซเลนความเข้มข้น 5% (w/w) | 10 30 50 70 90 |
| ยางรีเคลม | 15 |

- ทำการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบเช่นเดียวกับการทดลองที่ 3.1 แล้วตัดชิ้นงานตามมาตรฐาน ASTM เพื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติเชิงกล


ตารางที่ 3.3 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลตามมาตรฐาน ASTM [20]

| สมบัติ | มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ | หน่วยรายงานผล |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| ความทนแรงกระแทก (Impact strength) | ASTM D 256 | kJ/m^2 |
| การดูดซับน้ำ (Water Absorption) | ASTM D 570 | % |
| ความแข็ง (Hardness) | ASTM D 785 | Shore D |
| ความทนแรงโค้งงอ (Flexural strength) | ASTM D 790 | MPa |
| มอดูลัสโค้งงอ (Flexural modulus) | ASTM D 790 | MPa |

3.3 การทดสอบ[21]

3.3.1 การทดสอบความทนแรงกระแทก (Impact test)


เป็นการใช้แรงกระแทกในการตัดชิ้นงานซึ่งมีรูปร่างเป็นคานยาว (beam) ให้เกิดการแตกหัก โดยใช้การทดสอบแบบไอซอด (Izod) ชิ้นงานทดสอบจะถูกจับยึดให้อยู่ในลักษณะแนวตั้ง ในลักษณะของคานยื่น (cantilever)




รูปที่ 3.1 การทดสอบแบบไอซอด

ผลการทดสอบที่ได้จากการทดสอบแบบนี้ มักจะรายงานในรูปของพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หลังของรอยบาก หรือพลังงานต่อความหนาของชิ้นงานทดสอบดังสมการที่ 3.1

$$\text{ความทนแรงกระแทก} = \frac{\text{พลังงานในการทำให้วัสดุแตกหัก (จูลส์)}}{\text{พื้นที่บริเวณหลังรอยบาก (ตารางมิลลิเมตร)}} \quad (3.1)$$




รูปที่ 3.2 หน่วยสำหรับพลังงานกระแทก



รูปที่ 3.3 ลักษณะของชิ้นงานทดสอบแบบไอซอด


เมื่อชิ้นงานผ่านการทดสอบความทนแรงกระแทกแบบไอซอด ควรจะต้องมีการระบุว่าชิ้นงานมีการแตกหักหรือไม่ อย่างไร มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตัดสินการเสียหายของชิ้นงานทดสอบแรงกระแทกไว้ดังนี้

- ♦ แตกหักสมบูรณ์ (complete break) ได้แก่ การที่ชิ้นงานเกิดการแตกหักอย่างสมบูรณ์ และแยกออกจากกันเป็นสองชิ้นหรือมากกว่า
- ♦ แตกหักแบบบานพับ (hinge break) ได้แก่ การที่ชิ้นงานเกิดการแตกหักไม่สมบูรณ์ ชิ้นส่วนของชิ้นทดสอบยังคงติดอยู่กับเศษเนื้อที่มีความบางแต่ชิ้นงานด้านหนึ่งไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักของชิ้นงานอีกด้านหนึ่งของรอยบากได้เมื่อถือชิ้นงานในแนวตั้งจะมีลักษณะคล้ายบานพับ
- ♦ แตกหักบางส่วน (partial break) ได้แก่ การที่ชิ้นงานเกิดการแตกหักไม่สมบูรณ์ โดยมีระยะการแตกหักอย่างน้อย 90% ของความกว้างของชิ้นงานหลังรอยบากและไม่มีลักษณะของการแตกหักแบบบานพับ
- ♦ ไม่แตกหัก (non-break) ได้แก่ การที่ชิ้นงานไม่เกิดการแตกหัก เพียงแต่เกิดการดัดงอหรือเกิดการฝ้าตัว (stress whitening) เท่านั้น



รูปที่ 3.4 ประเภทของความเสียหายของชิ้นงานทดสอบ (ก) แตกหักสมบูรณ์ (ข) แตกหักแบบบานพับ (ค) แตกหักบางส่วน (ง) ไม่แตกหัก

โดยใช้เครื่องมือทดสอบความทนแรงกระแทกแบบค้อนเหวี่ยง (pendulum) มีหลักการ คือ การปล่อยตุ้มน้ำหนักที่ทราบน้ำหนักที่แน่นอนให้เคลื่อนที่ ณ จากความสูงที่กำหนด (จุดที่ 1) มา กระแทกชิ้นงาน ณ จุดต่ำสุดของการเหวี่ยง (จุดที่ 2) ในแนวเส้นโค้งครึ่งวงกลม หลังจากที่ถูกตุ้มน้ำหนักกระแทกแล้วจะทำให้ชิ้นงานเกิดการแตกหัก จากนั้นตุ้มน้ำหนักสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ที่ความสูงระยะหนึ่ง (จุดที่ 3) ซึ่งความแตกต่างระหว่างระยะความสูงเริ่มต้นก่อนปล่อยตุ้มน้ำหนัก และระยะความสูงที่ตุ้มน้ำหนักเคลื่อนที่ต่อหลังจากกระแทกชิ้นงาน รวมกับน้ำหนักของตุ้มน้ำหนัก จะถูกนำไปคำนวณ หาคความทนแรงกระแทก (impact strength)



รูปที่ 3.5 หลักการของเทคนิคการทดสอบความทนแรงกระแทกแบบค้อนเหวี่ยง


1. จุดที่ 1 ตุ้มน้ำหนักมีพลังงานศักย์ = mgh
2. เมื่อตุ้มน้ำหนักเคลื่อนที่ตามแรงโน้มถ่วงลงมา พลังงานศักย์ที่สะสมไว้จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ เมื่อตุ้มน้ำหนักกระแทกชิ้นงาน ณ จุดที่ 2 พลังงานจลน์จะสูญเสียไปในการทำให้ชิ้นงานแตกหัก
3. จุดที่ 3 หลังการกระแทก ตุ้มน้ำหนักมีพลังงานศักย์คงเหลือ = mgh_1
4. พลังงานการกระแทก = $(mgh) - (mgh_1)$
= $mg(h-h_1)$

ดังนั้น พลังงานที่ใช้ในการกระแทกจะมีค่าเท่ากับพลังงานจลน์ที่ใช้ไปในการทำให้ชิ้นงานแตกหัก ประกอบด้วยพลังงาน 6 ส่วนหลักดังสมการที่ 2 ได้แก่ พลังงานในการทำให้ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Deformation energy ; E_d) พลังงานในการทำให้เกิดรอยแตกในชิ้นงาน (Crack initial energy ; E_i) พลังงานในการทำให้รอยแตกขยายตัว (Crack propagation energy ; E_p)

พลังงานในการทำให้ชิ้นงานกระเด็นออกไป (Tossing energy ; E_t) พลังงานที่สูญเสียไปจากแรงเสียดทาน (Friction energy ; E_f) และพลังงานที่สูญเสียไปจากการสั่นสะเทือน (Vibration energy ; E_v)


$$E_{\text{impact}} = E_d + E_i + E_p + E_t + E_f + E_v \quad (3.2)$$

เครื่องทดสอบประเภทค้อนเหวี่ยงนี้จะประกอบไปด้วยฐานเครื่องที่มีขนาดหนักและจะต้องถูกติดตั้งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่และการสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบ เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานจากการกระแทก ที่บริเวณฐานเครื่องนี้จะต้องมีชุดจับยึด (clamping vise) เพื่อใช้ในการจับวางชิ้นงานทดสอบให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการในระหว่างการทดสอบ ซึ่งจะถูกล็อคตั้งที่บริเวณจุดต่ำสุดของค้อนเหวี่ยง ในขณะที่ค้อนเหวี่ยงจะถูกติดตั้งร่วมกับชุดลูกปืนที่มีแรงเสียดทานต่ำ ค้อนเหวี่ยงประกอบด้วยแขนเหวี่ยงและหัวกระแทก โดยทั่วไปแล้วเครื่องทดสอบสามารถสร้างความเร็วในการกระแทกที่ระดับ 3.46 เมตรต่อวินาที และสามารถสร้างพลังงานกระแทกที่ระดับ 2.710-21.680 จูลส์ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องทดสอบซึ่งมักจะเพียงพอต่อการทดสอบพลาสติกทั่วไป




รูปที่ 3.6 เครื่องทดสอบความทนแรงกระแทกแบบค้อนเหวี่ยง

3.3.2 ความแข็ง (Hardness)




รูปที่ 3.7 เครื่องวัดความแข็ง (Shore D)

ทำการทดสอบโดยใช้เครื่องวัดความแข็ง (Shore D) เป็นการทดสอบที่นิยมสำหรับวัสดุที่มีความแข็งไม่สูงมาก เช่น ยางและพลาสติก การทดสอบแบบนี้มีด้วยกันหลายประเภท ซึ่งการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาทดสอบ แรงกด และลักษณะของหัวกด เครื่องวัดความแข็งสเกลซอร์ มักจะมีลักษณะเป็นหน้าปัดขนาดพกพาได้ สามารถใช้มือจับเครื่องทดสอบเพื่อทำการทดสอบบนชิ้นงานหรืออาจนำไปติดตั้งบนฐานทดสอบเพื่อความถูกต้องในการทดสอบมากขึ้นก็ได้ ในการทดสอบนั้นจะให้แรงกดผ่านอุปกรณ์ลงไปยังชิ้นงานและจะใช้ความแข็งของสปริงกดเป็นส่วนที่ให้แรงแทนที่จะเป็นน้ำหนักกด โดยหัวทดสอบจะติดอยู่กับสปริงเชิงเส้นซึ่งมีค่าความแข็งที่ผ่านการสอบเทียบและมาตรวัดแล้ว เมื่อทำการทดสอบโดยให้แรงกดแก่อุปกรณ์ทดสอบลงยังชิ้นงานแรงจากสปริงจะส่งไปยังหัวทดสอบ ความลึกที่หัวทดสอบเจาะลงไปบนชิ้นงานจะมีค่าแปรผกผันกับค่าความแข็งของชิ้นงานบนมาตรวัด โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดให้อ่านค่าทดสอบที่ประมาณ 1 วินาทีหรือ 15 วินาทีหลังการกด



รูปที่ 3.8 หลักการทำงานของเครื่องวัดความแข็ง (Shore D)



รูปที่ 3.9 หัวกดของเครื่องวัดความแข็ง (Shore D)

3.3.3 การดูดซับน้ำ (Water absorption)

การหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำตามมาตรฐาน ASTM D 570

- นำชิ้นงานมาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำชิ้นงานมาชั่งเป็นน้ำหนักตัวอย่างเริ่มต้น
- นำชิ้นงานมาแช่น้ำในภาชนะปิดที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำชิ้นงานหลังจากการดูดซับน้ำมาชั่งเป็นน้ำหนักตัวอย่างเปียก
- หาเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำจากสมการที่ 3.3

$$\text{เปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำ} = \frac{(\text{น้ำหนักตัวอย่างเปียก} - \text{น้ำหนักตัวอย่างเริ่มต้น})}{\text{น้ำหนักตัวอย่างเริ่มต้น}} \times 100 \quad (3.3)$$

3.3.4 ความทนแรงโค้งงอ (Flexural strength) และมอดุลัสโค้งงอ (Flexural modulus)

เหมาะสำหรับการทดสอบพลาสติกที่มีลักษณะแข็งเปราะ ทดสอบโดยใช้การดัดงอแบบ 3 จุด เป็นการให้แรงกระทำที่จุดกึ่งกลางของชิ้นงานทดสอบและจุดรองรับในทิศทางตรงกันข้าม บริเวณปลายทั้งสองด้านที่มีระยะห่างจากจุดกึ่งกลางเท่ากัน


ตามมาตรฐาน ASTM D 790 โดยลักษณะการทดสอบเป็นไปดังรูปที่ 3.10 และสภาวะในการทดสอบเป็นดังนี้

- | | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| - โหลดเซลล์ (Load cell) | 1 กิโลนิวตัน (kN) |
| - ความเร็วในการกด (Compression speed) | 10 มิลลิเมตร/นาที |
| - ระยะห่างของขารองรับชิ้นงาน (Span length) | 40 มิลลิเมตร |


ค่าความทนแรงโค้ง ;
$$\sigma_f = \frac{3}{2} \frac{FL}{bh^2} \quad (3.4)$$

มอดูลัสโค้ง ;
$$E_b = \frac{L^3}{4bh^3} \times \frac{\Delta F}{\Delta d} \quad (3.5)$$

- เมื่อ
- F แรงกด (N)
 - L Span length (mm)
 - b ความกว้างของตัวอย่าง (mm)
 - h ความหนาของตัวอย่าง (mm)
 - ΔF ผลต่างของแรงดึง (N)
 - Δd ระยะกดโค้ง (mm)



รูปที่ 3.10 แรงที่เกิดขึ้นในการทดสอบความทนแรงโค้ง



รูปที่ 3.11 เครื่องทดสอบ Universal machine


3.3.5 การวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

การศึกษาสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM) เป็นการส่องดูพื้นผิวของวัสดุเชิงประกอบ การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยนำตัวอย่างมาแช่ในไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) จนกระทั่งวัสดุเชิงประกอบมีอุณหภูมิต่ำแล้วหักทันที (Cryogenic fracture) จากนั้นนำตัวอย่างมาเคลือบทองเพื่อให้มีการนำไฟฟ้าและนำไปส่องด้วยเครื่อง SEM


บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

4.1 การตรวจลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนกับผงหนัง




(ก)




(ข)

รูปที่ 4.1 สัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบที่อัตราส่วนผงหนังขนาด 8-20 เมช 50 phr และยางวีเทลม 5 phr (ก) กำลังขยาย 100 เท่า (ข) กำลังขยาย 200 เท่า



(ก)



(ข)


รูปที่ 4.2 สัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบที่อัตราส่วนผงหนังกว้างกว่า 8 เมช 50 phr และยางรีเทลม 5 phr (ก) กำลังขยาย 100 เท่า (ข) กำลังขยาย 200 เท่า

จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนกับผงหนังก ด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าผงหนังกมีการกระจายยึดเกาะกับพอลิเอทิลีนได้ดี และผงหนังกมีการจัดเรียงตัวแบบสุ่ม โดยที่ผงหนังกขนาด 8-20 เมช (รูปที่ 4.1) จะมีการกระจายตัวของเส้นใยได้ดีกว่าผงหนังกขนาดใหญ่กว่า 8 เมช (รูปที่ 4.2) ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีช่องว่างในเนื้อ วัสดุเชิงประกอบมากกว่าผงหนังกขนาด 8-20 เมช


4.2 ผลการทดลองวัสดุเชิงประกอบที่อัตราส่วนต่าง ๆ

4.2.1 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบ


จากการทดสอบหาค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบ เมื่อปริมาณผงหนังก้อยู่ระหว่าง 10 - 90 phr และปริมาณยางรีเคลมอยู่ระหว่าง 0 - 15 phr. ที่ผงหนังกขนาดใหญ่กว่า 8 เมช ขนาด 8 - 20 เมช และผงหนังกไม่คัดขนาด ดังแสดงในกราฟความสัมพันธ์ในรูปที่ 4.3 - 4.6 พบว่า ค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณผงหนังกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเส้นใยผงหนังกที่แทรกอยู่ในเนื้อวัสดุช่วยเสริมแรงทำให้ความแข็งเพิ่ม แต่จะมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณยางรีเคลม เพราะยางช่วยให้อายุการใช้งานของวัสดุเชิงประกอบมีความอ่อนเพิ่มขึ้น โดยจะได้นำผลของค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบนี้ ไปทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทดสอบความมีนัยสำคัญในเชิงสถิติต่อไป




รูปที่ 4.3 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 0 phr



รูปที่ 4.4 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 5 phr



รูปที่ 4.5 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 10 phr




รูปที่ 4.6 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 15 phr


4.2.2 ความทนแรงกระแทก

จากการทดสอบหาค่าความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบ เมื่อปริมาณผงหน้งอยู่ระหว่าง 10 - 90 phr และปริมาณยางรีเคลมอยู่ระหว่าง 0 -15 phr. ที่ผงหน้งขนาดใหญ่มากว่า 8 เมช ขนาด 8 - 20 เมช และผงหน้งไม่กัคขนาด ดังแสดงในกราฟความสัมพันธ์ในรูปที่ 4.7 - 4.10 พบว่าความทนแรงกระแทกจะมีค่าเพิ่มขึ้นแปรผันตามปริมาณของผงหน้งจนถึง 70 phr และจะลดลงเมื่อปริมาณผงหน้งมากกว่า 70 phr เนื่องจากที่อัตราส่วนของผงหน้ง 70 phr วัสดุเชิงประกอบจะมีความสมดุลระหว่างผงหน้งกับพอลิเอทิลีน เกิดการยึดติดและมีความหนาแน่นดีที่สุด ผลของปริมาณยางรีเคลมที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มความทนแรงกระแทกให้กับวัสดุเชิงประกอบเนื่องจากคุณสมบัติของยาง


ที่มีความยืดหยุ่นสามารถรับและกระจายแรงได้ดี โดยจะได้นำผลของค่าความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบนี้ ไปทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทดสอบความมีนัยสำคัญในเชิงสถิติต่อไป




รูปที่ 4.7 ความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 0 phr



รูปที่ 4.8 ความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 5 phr



รูปที่ 4.9 ความทนแรงกระทกของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 10 phr




รูปที่ 4.10 ความทนแรงกระทกของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 15 phr


4.2.3 ความทนแรงค้งงอ และมอดูลัสค้งงอของวัสดุเชิงประกอบ

จากการทดสอบหาค้ความทนแรงค้งงอ และมอดูลัสค้งงอของวัสดุเชิงประกอบ เมื่อปริมาณผงหน้ังอยู่ระหว่าง 10 - 90 phr และปริมาณยางรีเคลมอยู่ระหว่าง 0 -15 phr. ที่ผงหน้ังขนาดใหญ้กว่า 8 เมช ขนาด 8 - 20 เมช และผงหน้ังไม่ค้ดขนาด ดังแสดงในกราฟความสัมพันธ์ในรูปที่ 4.11 - 4.18 พบว่า ค้ความทนแรงค้งงอ และมอดูลัสค้งงอของวัสดุเชิงประกอบมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณผงหน้ังเพิ่มขึ้น แต่มีค้ลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณยางรีเคลมเนื่องจากคุณสมบัติของเขม่าค้ที่มีอยู่ในยางรีเคลมเป็นตัวช่วยเพิ่มความทนแรงกระทกแต่ค้ยในความทนแรงค้งงอ


และมอดูลัสโค้งงอ โดยจะได้นำผลของค่าความทนแรงโค้งงอ และมอดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบนี้ ไปทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทดสอบความมีนัยสำคัญในเชิงสถิติต่อไป




รูปที่ 4.11 ความทนแรงโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเทลม 0 phr




รูปที่ 4.12 ความทนแรงโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเทลม 5 phr




รูปที่ 4.13 ความทนแรงค้งงอของวัสดุเซ็งประกอบที่ปริมาณขางรีเคลม 10 phr




รูปที่ 4.14 ความทนแรงค้งงอของวัสดุเซ็งประกอบที่ปริมาณขางรีเคลม 15 phr




รูปที่ 4.15 มอดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 0 phr



รูปที่ 4.16 มอดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 5 phr




รูปที่ 4.17 มอดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเทลม 10 phr




รูปที่ 4.18 มอดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเทลม 15 phr

4.2.4 การดูดซับน้ำ


จากการทดสอบหาค่าการดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบ เมื่อปริมาณผงหนังอยู่ระหว่าง 10 - 90 phr และปริมาณยางรีเทลมอยู่ระหว่าง 0 - 15 phr ที่ผงหนังขนาดใหญ่กว่า 8 เมช ขนาด 8 - 20 เมช และผงหนังไม่คัดขนาด ดังแสดงในกราฟความสัมพันธ์ในรูปที่ 4.19 - 4.22 พบว่า เส้นใยผงหนังสามารถดูดซับน้ำได้ดี เมื่อวัสดุเชิงประกอบมีเส้นใยผงหนังแทรกอยู่ในปริมาณที่มากขึ้นก็ยิ่งทำให้เกิดความพรุนในเนื้อวัสดุมากขึ้นตามไปด้วย จึงทำให้ดูดซับน้ำเพิ่มขึ้น โดยจะได้นำผลของค่าการดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบนี้ ไปทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทดสอบความมีนัยสำคัญในเชิงสถิติต่อไป




รูปที่ 4.19 การดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณขางรีเคลม 0 phr



รูปที่ 4.20 การดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณขางรีเคลม 5 phr



รูปที่ 4.21 การดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 10 phr




รูปที่ 4.22 การดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณยางรีเคลม 15 phr

4.2.5 การตอกยึดติดตะปู

พบว่า ปริมาณผงหน้ที่เพิ่มขึ้นทำให้การตอกยึดติดตะปูลดลง เนื่องจากเส้นใยผงหน้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทำให้วัสดุเชิงประกอบมีความพรุนในโครงสร้างเพิ่มขึ้น โดยที่วัสดุเชิงประกอบที่มีปริมาณผงหน้ 90 phr เมื่อตอกตะปูจะมีรอยแตกเกิดขึ้น ส่วนผลของปริมาณยางรีเคลมที่เพิ่มขึ้นช่วยให้การตอกยึดติดตะปูดีขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติของยางที่ช่วยการยึดติดได้ดี

4.3 ผลการทดลองวัสดุเชิงประกอบเมื่อมีการปรับปรุงผงหน้ง (ไม่คัดขนาด) ด้วย สารประสานกู่ควบ

ผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของผงหน้งที่ทำการปรับปรุงด้วยอะมิโนไซเลน และไวนิลไซเลน ในสารละลายน้ำด้วยเทคนิค FT-IR แสดงดังรูปที่ 4.23



รูปที่ 4.23 สเปกตรัม FT-IR ของผงหน้ง (ก) ไม่ปรับปรุง (ข) ปรับปรุงด้วยไวนิลไซเลน (ค) ปรับปรุงด้วยอะมิโนไซเลน



ผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของผงหน้งด้วยเทคนิค FT-IR พบว่า เมื่อทำการปรับปรุงผงหน้งด้วยอะมิโนไซเลน และไวนิลไซเลนในสารละลายน้ำ มีการเปลี่ยนแปลงพีคเกิดขึ้นในช่วงคลื่น 1015-1095 cm^{-1} ซึ่งที่ช่วงคลื่นดังกล่าว เป็นช่วงจำนวนคลื่นของหมู่ฟังก์ชันของ Si-O-Si [22] ซึ่งก็คือ พันธะไซโลเซน (siloxane bonding) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าผงหน้งที่ทำการปรับปรุงด้วยไวนิลไซเลน และอะมิโนไซเลน สิ่งที่เกิดขึ้นกับผงหน้งหลังปรับปรุง ก็คือ การเกิดพันธะไซโลเซน ซึ่งพันธะไซโลเซนที่เกิดขึ้นนี้ที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้ไซเลนยึดเกาะกับผงหน้ง อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FT-IR นี้ ไม่สามารถบ่งบอกชนิดหรือรูปแบบของหมู่อัลคิล (-R) ในโมเลกุลของไซเลนได้อย่างชัดเจน เพียงระบุว่ามีพันธะไซโลเซนอยู่เท่านั้น

แสดงกลไกการยึดเกาะของไซเลนกับผงหนัง ได้ดังนี้คือ

ขั้นที่ 1 หมู่ X เช่น คลอโร, มีทอกซี, อีทอกซี, มีทอกซีอีทอกซี ถูกไฮโดรไลซ์ได้เป็นหมู่

ซิลานอล (Si-OH) ดังสมการที่ 4.1

ขั้นที่ 2 ซิลานอลเข้าทำปฏิกิริยากับหมู่ OH ที่พื้นผิวของผงหนังเกิดเป็นพันธะซิลิเซน (Si-O-Si) ระหว่างสารประสานคู่ควบกับผงหนัง ดังสมการที่ 4.1




เมื่อ อะมิโนไซเลน R คือ $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ และ X คือ $-\text{OCH}_2\text{CH}_3$


ไวนิลไซเลน R คือ $-\text{CH}=\text{CH}_2$ และ X คือ $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$

จากการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบเมื่อใช้สารประสานคู่ควบไวนิลไซเลน 5%(w/w) และอะมิโนไซเลน 5%(w/w) ดังรูปที่ 4.24 – 4.28 พบว่า การใช้สารประสานคู่ควบทั้งสองชนิดจะให้สมบัติเชิงกลไม่แตกต่างกันเนื่องจากเกิดพันธะชนิดเดียวกัน และความทนแรงกระแทก ความแข็ง ความทนแรงโค้งงอ และมอดูลัสโค้งงอมีค่าใกล้เคียงกับวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ได้ทำการปรับปรุงผงหนังด้วยสารประสานคู่ควบ แต่การดูดซับน้ำจะมีค่าลดลงอย่างมากจากการปรับปรุงผงหนังด้วยสารประสานคู่ควบเมื่อเทียบกับวัสดุเชิงประกอบที่ผงหนังไม่ได้ทำการปรับปรุง เมื่ออัตราส่วนของผงหนังที่ใช้น้อยกว่า 50 phr แต่ที่อัตราส่วนของผงหนังที่ 10 และ 30 phr จะให้ค่าการดูดซับน้ำที่มากกว่าสามารถอธิบายได้จากสมการ 4.2


ทั้งนี้เพราะในสมการ 4.2 การเตรียมสารละลายไซเลนโดยใช้ น้ำเป็นตัวทำละลาย ไซเลน จะเกิดไฮโดรไลต์ และจับตัวกันด้วยหมู่ไฮดรอกซิล เมื่อปริมาณของผงแห้งไม่มากพอที่จะเกิดการควบแน่นของหมู่ไฮดรอกซิล จึงทำให้เกิดการดูดซับน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากหมู่ไฮดรอกซิล แต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วนของผงแห้งมากกว่า 50 phr จะมีปริมาณมากพอที่จะทำให้หมู่ไฮดรอกซิลควบแน่น เป็นพันธะไซโลเซนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ลดความมีขี้ของผงแห้งทำให้เกิดการดูดซับน้ำลดลง




รูปที่ 4.24 ความแข็งเมื่อมีการปรับปรุงผงแห้ง (ไม่คัดขนาด) ด้วยไซเลน




รูปที่ 4.25 ความทนแรงกระแทกเมื่อมีการปรับปรุงผงแห้ง (ไม่คัดขนาด) ด้วยไซเลน



รูปที่ 4.26 ความทนแรง โค้งงอเมื่อมีการปรับปรุ้งผงหน้ง (ไม่ค้ดขนนาค) ค้วยไซเลน



รูปที่ 4.27 มอดูลัส โค้งงอเมื่อมีการปรับปรุ้งผงหน้ง (ไม่ค้ดขนนาค) ค้วยไซเลน



รูปที่ 4.28 การดูดซับน้ำเมื่อมีการปรับปรุงผงหนัง (ไม่คัดขนาด) ด้วยไซเลน

เมื่อทำการเปรียบเทียบวัสดุเชิงประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีสมบัติเชิงกลที่สามารถนำไปใช้แทนไม้แบบก่อสร้างได้ ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบสมบัติวัสดุเชิงประกอบที่ผงหนังไม่คัดขนาด 70 phr กับไม้แบบก่อสร้าง

| วัสดุ | สมบัติ | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | ความทนแรงกระแทก (kJ/m ²) | ความทนแรงโค้งงอ (MPa) | การดูดซับน้ำ (%) |
| ไม้แบบก่อสร้าง | 3.5 | 60 | 28 |
| ผงหนังไม่คัดขนาด 70 phr ยางรีเคลม 0 phr | 3.5 | 72.8 | 6.2 |
| ผงหนังไม่คัดขนาด 70 phr ยางรีเคลม 5 phr | 6.4 | 65.5 | 4.4 |
| ผงหนังไม่คัดขนาด 70 phr ยางรีเคลม 10 phr | 6.3 | 60.2 | 5.5 |
| ผงหนังไม่คัดขนาด 70 phr ยางรีเคลม 15 phr | 6.9 | 54.2 | 6.3 |
| ผงหนังที่ปรับปรุงด้วยไวนิลไซเลน ยางรีเคลม 15 phr | 6.7 | 53.9 | 2.6 |
| ผงหนังที่ปรับปรุงด้วยอะมิโนไซเลน ยางรีเคลม 15 phr | 6.9 | 53.3 | 2.7 |

4.5 การวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ

โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานในบทที่ 1

จากสมมติฐานของการวิจัยในบทที่ 1 ข้อ 1.3.1 วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงแห้งที่แตกต่างกัน จะให้คุณสมบัติของวัสดุที่ไม่แตกต่างกัน

ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เป็นดังนี้

ANOVA

| | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| IMPACT | Between Groups | .773 | 2 | .387 | .533 | .590 |
| | Within Groups | 30.437 | 42 | .725 | | |
| | Total | 31.211 | 44 | | | |
| HARDNESS | Between Groups | 57.655 | 2 | 28.828 | 3.502 | .039 |
| | Within Groups | 345.711 | 42 | 8.231 | | |
| | Total | 403.367 | 44 | | | |
| WATER | Between Groups | .333 | 2 | .166 | .027 | .974 |
| | Within Groups | 260.297 | 42 | 6.198 | | |
| | Total | 260.630 | 44 | | | |
| STRENGTH | Between Groups | 141.006 | 2 | 70.503 | .594 | .557 |
| | Within Groups | 4983.231 | 42 | 118.648 | | |
| | Total | 5124.236 | 44 | | | |
| MODULUS | Between Groups | 838357.1 | 2 | 419178.556 | .857 | .432 |
| | Within Groups | 2.1E+07 | 42 | 489049.605 | | |
| | Total | 2.1E+07 | 44 | | | |

ค่า sig. ของค่าความทนแรงกระแทก (Impact) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงแห้งที่แตกต่างกัน มีค่าความทนแรงกระแทกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของค่าความแข็ง (Hardness) น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงแห้งที่แตกต่างกัน มีค่าความแข็งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำ (Water) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงแห้งที่แตกต่างกัน มีค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของความทนแรงโค้งงอ (Strength) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงแห้งที่แตกต่างกัน มีค่าความทนแรงโค้งงอ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของมอดูลัสโค้งงอ (Modulus) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงแห้งที่แตกต่างกัน มีค่ามอดูลัสโค้งงอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากสมมติฐานของการวิจัยในบทที่ 1 ข้อ 1.3.2 วัสดุเชิงประกอบที่มีอัตราส่วนของสารเติมแต่งที่แตกต่างกัน จะให้คุณสมบัติของวัสดุที่ไม่แตกต่างกัน

ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เป็นดังนี้

ANOVA

| | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----|----------------|----------------|----|-------------|--------|------|
| IM | Between Groups | 10.758 | 2 | 5.379 | 11.046 | .000 |
| | Within Groups | 20.452 | 42 | .487 | | |
| | Total | 31.211 | 44 | | | |
| H | Between Groups | 92.226 | 2 | 46.113 | 6.225 | .004 |
| | Within Groups | 311.141 | 42 | 7.408 | | |
| | Total | 403.367 | 44 | | | |
| W | Between Groups | 2.080 | 2 | 1.040 | .169 | .845 |
| | Within Groups | 258.549 | 42 | 6.156 | | |
| | Total | 260.630 | 44 | | | |
| S | Between Groups | 2261.970 | 2 | 1130.985 | 16.596 | .000 |
| | Within Groups | 2862.267 | 42 | 68.149 | | |
| | Total | 5124.236 | 44 | | | |
| M | Between Groups | 4300556 | 2 | 2150278.214 | 5.288 | .009 |
| | Within Groups | 1.7E+07 | 42 | 406616.288 | | |
| | Total | 2.1E+07 | 44 | | | |

ค่า sig. ของค่าความทนแรงกระแทก (Impact) น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่มีอัตราส่วนของสารเติมแต่งที่แตกต่างกัน มีค่าความทนแรงกระแทกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของค่าความแข็ง (Hardness) น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่มีอัตราส่วนของสารเติมแต่งที่แตกต่างกัน มีค่าความแข็งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำ (Water) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่มีอัตราส่วนของสารเติมแต่งที่แตกต่างกัน มีค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของความทนแรงโค้งงอ (Strength) น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่มีอัตราส่วนของสารเติมแต่งที่แตกต่างกัน มีค่าความทนแรงโค้งงอที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของมอดูลัสโค้งงอ (Modulus) น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่มีอัตราส่วนของสารเติมแต่งที่แตกต่างกัน มีค่ามอดูลัสโค้งงอที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากสมมติฐานของการวิจัยในบทที่ 1 ข้อ 1.3.3 วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานกลุ่มควจะให้ คุณสมบัติของวัสดุไม่แตกต่างจากวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ใช้สารประสานกลุ่มคว

ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เป็นดังนี้

ANOVA

| | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| IMPACT | Between Groups | 2.465E-02 | 1 | 2.465E-02 | .066 | .802 |
| | Within Groups | 4.880 | 13 | .375 | | |
| | Total | 4.905 | 14 | | | |
| HARDNESS | Between Groups | 2.296 | 1 | 2.296 | .241 | .632 |
| | Within Groups | 123.977 | 13 | 9.537 | | |
| | Total | 126.273 | 14 | | | |
| WATER | Between Groups | 10.621 | 1 | 10.621 | 5.380 | .037 |
| | Within Groups | 25.662 | 13 | 1.974 | | |
| | Total | 36.283 | 14 | | | |
| STRENGTH | Between Groups | .316 | 1 | .316 | .008 | .929 |
| | Within Groups | 496.802 | 13 | 38.216 | | |
| | Total | 497.118 | 14 | | | |
| MODULUS | Between Groups | 22.533 | 1 | 22.533 | .000 | .994 |
| | Within Groups | 5910777 | 13 | 454675.147 | | |
| | Total | 5910799 | 14 | | | |

ค่า sig. ของค่าความทนแรงกระแทก (Impact) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานกลุ่มคว และไม่ใช่สารประสานกลุ่มควมีค่าความทนแรงกระแทกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของค่าความแข็ง (Hardness) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานกลุ่มคว และไม่ใช่สารประสานกลุ่มควมีค่าความแข็งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของการดูดซับน้ำ (Water) น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานกลุ่มคว และไม่ใช่สารประสานกลุ่มควมีค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของความทนแรงโค้งงอ (Strength) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานกลุ่มคว และไม่ใช่สารประสานกลุ่มคว มีค่าความทนแรงโค้งงอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของมอดูลัสโค้งงอ (Modulus) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานกลุ่มคว และไม่ใช่สารประสานกลุ่มคว มีค่ามอดูลัสโค้งงอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากสมมติฐานของการวิจัยในบทที่ 1 ข้อ 1.3.4 วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบต่างชนิดกันจะให้คุณสมบัติของวัสดุไม่แตกต่างกัน

ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เป็นดังนี้

ANOVA

| | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| IMPACT | Between Groups | 2.916E-04 | 1 | 2.916E-04 | .001 | .980 |
| | Within Groups | 3.360 | 8 | .420 | | |
| | Total | 3.361 | 9 | | | |
| HARDNESS | Between Groups | 26.569 | 1 | 26.569 | 5.030 | .055 |
| | Within Groups | 42.260 | 8 | 5.282 | | |
| | Total | 68.829 | 9 | | | |
| WATER | Between Groups | 6.400E-06 | 1 | 6.400E-06 | .000 | .997 |
| | Within Groups | 4.407 | 8 | .551 | | |
| | Total | 4.407 | 9 | | | |
| STRENGTH | Between Groups | 2.500E-02 | 1 | 2.500E-02 | .001 | .981 |
| | Within Groups | 331.989 | 8 | 41.499 | | |
| | Total | 332.014 | 9 | | | |
| MODULUS | Between Groups | 3.552 | 1 | 3.552 | .000 | .998 |
| | Within Groups | 3970140 | 8 | 496267.482 | | |
| | Total | 3970143 | 9 | | | |

ค่า sig. ของค่าความทนแรงกระแทก (Impact) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบต่างกันมีค่าความทนแรงกระแทกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของค่าความแข็ง (Hardness) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบต่างกันมีค่าความแข็งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำ (Water) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบต่างกันมีค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของความทนแรงโค้งงอ (Strength) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบต่างกัน มีค่าความทนแรงโค้งงอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่า sig. ของมอดูลัสโค้งงอ (Modulus) มากกว่า 0.05 แสดงว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบต่างกัน มีค่ามอดูลัสโค้งงอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

1. ผลของขนาดผงหนังก่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ

1.1 ค่าความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ผงหนังกวใหญ่กว่า 8 เมช มีค่าอยู่ในช่วง 4.1 - 7.3 kJ/m² ผงหนังกว 8-20 เมช มีค่าอยู่ในช่วง 4.2 - 7.3 kJ/m² และผงหนังกวไม่คัดขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 5.2 - 7 kJ/m² จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงหนังกวที่แตกต่างกันจะมีค่าความทนแรงกระแทกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

1.2 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ผงหนังกวใหญ่กว่า 8 เมช มีค่าอยู่ในช่วง 54-64 Shore D ผงหนังกว 8-20 เมช มีค่าอยู่ในช่วง 54-64 Shore D และผงหนังกวไม่คัดขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 52-62 Shore D จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงหนังกวที่แตกต่างกัน มีค่าความแข็งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

1.3 การดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ผงหนังกวใหญ่กว่า 8 เมช มีค่าอยู่ในช่วง 0.5-6.8 % ผงหนังกว 8-20 เมช มีค่าอยู่ในช่วง 0.3-7.5 % และผงหนังกวไม่คัดขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.08-7.8 % จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงหนังกวที่แตกต่างกัน มีค่าการดูดซับน้ำไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

1.4 ความทนแรงโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ผงหนังกวใหญ่กว่า 8 เมช มีค่าอยู่ในช่วง 36 - 71 MPa ผงหนังกว 8-20 เมช มีค่าอยู่ในช่วง 27 -70 MPa และผงหนังกวไม่คัดขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 40-66 MPa จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงหนังกวที่แตกต่างกัน มีค่าความทนแรงโค้งงอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

1.5 โมดูลัสความทนแรงโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ผงหนังกวใหญ่กว่า 8 เมช มีค่าอยู่ในช่วง 1067 - 2967 MPa ผงหนังกว 8-20 เมช มีค่าอยู่ในช่วง 999 - 2891 MPa และผงหนังกวไม่คัดขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 976 - 3038 MPa จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้ขนาดของผงหนังกวที่แตกต่างกัน มีค่าโมดูลัสความทนแรงโค้งงอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2. ผลของปริมาณยางรีเคลมต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ

2.1 ค่าความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ปริมาณยางรีเคลม 5 phr มีค่าอยู่ในช่วง 4.1 - 6.4 kJ/m² ปริมาณยางรีเคลม 10 phr มีค่าอยู่ในช่วง 4.9 - 7.2 kJ/m² และปริมาณยางรีเคลม 15 phr มีค่าอยู่ในช่วง 5.2 - 7.3 kJ/m² จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่มีปริมาณยางรีเคลมแตกต่างกัน มีค่าความทนแรงกระแทกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2.2 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ปริมาณยางรีเคลม 5 phr มีค่าอยู่ในช่วง 52-64 Shore D ปริมาณยางรีเคลม 10 phr มีค่าอยู่ในช่วง 55-62 Shore D และปริมาณยางรีเคลม 15 phr มีค่าอยู่ในช่วง 52-60 Shore D จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่มีปริมาณยางรีเคลมแตกต่างกัน มีค่าความแข็งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2.3 การดูดซึมน้ำของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ปริมาณยางรีเคลม 5 phr มีค่าอยู่ในช่วง 0.08-7.1 % ปริมาณยางรีเคลม 10 phr มีค่าอยู่ในช่วง 0.5-7.8 % และปริมาณยางรีเคลม 15 phr มีค่าอยู่ในช่วง 0.7-7.1 % จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่มีปริมาณยางรีเคลมแตกต่างกัน มีค่าการดูดซึมน้ำไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2.4 ความทนแรงโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ปริมาณยางรีเคลม 5 phr มีค่าอยู่ในช่วง 41-73 MPa ปริมาณยางรีเคลม 10 phr มีค่าอยู่ในช่วง 39-62 MPa และปริมาณยางรีเคลม 15 phr มีค่าอยู่ในช่วง 27-66 MPa จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่มีปริมาณยางรีเคลมแตกต่างกัน มีค่าความทนแรงโค้งงอที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2.5 โมดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ปริมาณยางรีเคลม 5 phr มีค่าอยู่ในช่วง 980-3038 MPa ปริมาณยางรีเคลม 10 phr มีค่าอยู่ในช่วง 999-2884 MPa และปริมาณยางรีเคลม 15 phr มีค่าอยู่ในช่วง 600-2468 MPa จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่มีปริมาณยางรีเคลมแตกต่างกัน มีค่าโมดูลัสโค้งงอที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3. ผลของการปรับปรุงผงหนัง(ไม้กัศขนาด) ด้วยไซเลน 5% (w/w) ที่ปริมาณยางรีเทคม 15 phr ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ

3.1 ค่าความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ไวนิลไซเลน 5%(w/w) มีค่าอยู่ในช่วง 5.5 - 6.8 kJ/m² และอะมิโนไซเลน 5%(w/w) มีค่าอยู่ในช่วง 5.3 - 6.9 kJ/m² จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบ และไม่ใช่สารประสานคู่ควบ มีค่าความทนแรงกระแทกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3.2 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ไวนิลไซเลน 5%(w/w) มีค่าอยู่ในช่วง 49-58 Shore D และอะมิโนไซเลน 5%(w/w) มีค่าอยู่ในช่วง 54-59 Shore D จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบ และไม่ใช่สารประสานคู่ควบ มีค่าความแข็งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3.3 การดูดซึมน้ำของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ไวนิลไซเลน 5%(w/w) มีค่าอยู่ในช่วง 1.2 - 2.7 % และอะมิโนไซเลน 5%(w/w) มีค่าอยู่ในช่วง 0.9 - 2.9 % จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบ และไม่ใช่สารประสานคู่ควบ มีการดูดซึมน้ำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3.4 ความทนแรงโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ไวนิลไซเลน 5%(w/w) มีค่าอยู่ในช่วง 40 - 55.7 MPa และอะมิโนไซเลน 5%(w/w) มีค่าอยู่ในช่วง 40 - 55.5 MPa จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบ และไม่ใช่สารประสานคู่ควบ มีความทนแรงโค้งงอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3.5 มอดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ไวนิลไซเลน 5%(w/w) มีค่าอยู่ในช่วง 960.5 - 2498 MPa และอะมิโนไซเลน 5%(w/w) มีค่าอยู่ในช่วง 960.2 - 2496.5 MPa จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบ และไม่ใช่สารประสานคู่ควบ มีมอดูลัสโค้งงอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4. ผลของการปรับปรุงผงแห้ง(ไม่กัลดขนาด) ด้วยไวทิลไซเลน 5% (w/w) และอะมิโนไซเลน 5%(w/w) ที่ปริมาณยางรีเคลม 15 phr ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ

4.1 ค่าความทนแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบ จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบ ไวทิลไซเลน 5%(w/w) และอะมิโนไซเลน 5%(w/w)มีค่าความทนแรงกระแทกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4.2 ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบ จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบ ไวทิลไซเลน 5%(w/w) และอะมิโนไซเลน 5%(w/w) มีค่าความแข็งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4.3 การดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบ จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบ ไวทิลไซเลน 5%(w/w) และอะมิโนไซเลน 5%(w/w) มีการดูดซับน้ำไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4.4 ความทนแรงโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบ จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบ ไวทิลไซเลน 5%(w/w) และอะมิโนไซเลน 5%(w/w) มีความทนแรงโค้งงอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4.5 มอดูลัสโค้งงอของวัสดุเชิงประกอบ จากการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 พบว่า วัสดุเชิงประกอบที่ใช้สารประสานคู่ควบ ไวทิลไซเลน 5%(w/w) และอะมิโนไซเลน 5%(w/w) มีมอดูลัสโค้งงอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เอกสารอ้างอิง

- [1] Charlotte Clark, Kenneth Meardon, Dexter Russell. 1993. **Scrap Tire Technology and Markets**. Noyes Data Corp. New Jersey. pp.42.
- [2] อธิพิพล แจ่มชัด 2544 “พอลิเมอร์คอมโพสิต” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
- [3] อธิพิพล แจ่มชัด 2545 “วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์คอมโพสิตจากเส้นใยผ้าฝ้ายและเทอร์โมพลาสติก: โครงการวิจัยย่อยที่ 3” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- [4] Richardson, T. 1987. **Composite: A Design-Guide**. New York. Industrial Press.
- [5] Trostyanskaya, E.B. 1995. **Polymer Matrix Composites**. London: Chapman & Hall.
- [6] Jang, B.Z. 1994. **Advanced Polymer Composites**. New York: ASM International.
- [7] Hull, D. and Clyne, T.W. 1996. **An Introduction to Composite Material**. 2nd ed. Great Britain: Cambridge University Press.
- [8] Matthews, F.L. and Rawlings, R.D. 1994. **Composite Material: Engineering and Science**. London: Chapman & Hall.
- [9] อรุยา สรวารี. 2546. **สารเติมแต่งพอลิเมอร์ เล่ม 1**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- [10] ชัยวัฒน์ เจนวานิชย์. 2527. **เคมีพอลิเมอร์พื้นฐาน**. กรุงเทพฯ : โอเคียนสโตร์
- [11] องค์การพอกหนัง กระทรวงกลาโหม 2538 กระบวนการพอกหนัง <http://www.olc.go.th.ginfo>.
- [12] คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมพอกหนัง. 2540. สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงงาน กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม.
- [13] Makarov and Drozdovsk. 1991. **Reprocessing of Tiers and Rubber Waste Recycling from the Rubber Products Industry**. 1st ed. London: Ellis Horwood Limited.
- [14] ประภาภรณ์ รักตันตระกูล และคณะ. 2544. “การศึกษาสมบัติวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนและเศษหนังสัตว์”. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- [15] ชีรพัฒน์ อุ๋นโชค และพจนีย์ สรรทมลี. 2543. “การศึกษาไม้เทียมจากวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำกับเส้นใยผักตบชวา”. โครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

- [16] จีรพรรณ หน่ายคอน. 2541. “วัสดุคอมพอสิตจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง และพอลิพรอพิลีนกับเส้นใยอ้อย”. โครงการงานพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- [17] รัชดา ขวัญคน. 2542. “คอมพอสิตจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ใช้แล้วและเส้นใยอ้อย”. สาขาวิชาเคมีประยุกต์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- [18] เฉลิมพล อธิธิวัฒน์ และสกุล บรรจงวุฒิ.2537. “การใช้เส้นใยเซลลูโลสผสมกับเส้นใยแก้วเพื่อเป็นสารเสริมแรงในพอลิพรอพิลีน”. โครงการงานพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- [19] Yam K.L. 1990. “Composites from Compounding Wood Fibers with Recycled HDPE”. Polym. Eng. Sci. 30(11). 693-700.
- [20] American Society for Testing and Materials (ASTM), 1998. West Conshohocken,PA: ASTM.
- [21] จินตมัย สุวรรณประทีป. 2547. “ การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก” . กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
- [22] Douglas A. 1998. **Principle of Instrumental Analysis**. 5th ed. Harcourt Brace& Company. London.

ภาคผนวก

สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

สมมติฐานทางสถิติเน้นการเขียนคำตอบในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่คาดคะเนถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือมากกว่า โดยใช้สัญลักษณ์แทนลักษณะของประชากรหรือค่าพารามิเตอร์ (parameter) ที่ต้องการทดสอบ และจะเขียนในรูปของสมมติฐานเป็นกลาง (null hypothesis) กับสมมติฐานเลือก (alternative hypothesis) ไว้พร้อมๆ กัน สมมติฐานเป็นกลางใช้แทนด้วย H_0 และสมมติฐานเลือกใช้แทนด้วย H_1 สำหรับขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิตินั้น จะดำเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. ตั้งสมมติฐานเป็นกลางและสมมติฐานเลือก กรณีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและมี 4 กลุ่มอาจตั้งสมมติฐานดังนี้

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4$$

2. เลือกสถิติที่ใช้ทดสอบ จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลและสมมติฐานที่ต้องการทดสอบ กรณีของการวิเคราะห์ความแปรปรวนก็คืออัตราส่วน F

3. กำหนดระดับนัยสำคัญและบริเวณที่จะปฏิเสธสมมติฐานเป็นกลาง (H_0) ปกติระดับนัยสำคัญ (α) นั้น เลือกกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งในสามระดับ คือ .05, .01 และ .001 จากค่าระดับนัยสำคัญนี้จะนำไปหาบริเวณที่จะปฏิเสธสมมติฐานที่เป็นกลาง ซึ่งจะมีค่าเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับสถิติที่ใช้ทดสอบ กรณีของอัตราส่วน F นั้นบริเวณที่จะปฏิเสธนั้นยังขึ้นอยู่กับชั้นความเป็นอิสระ (df) ของข้อมูลที่ใช้ทดสอบด้วย ปกติบริเวณที่ปฏิเสธนั้นคิดง่าๆ ถ้าค่าสถิติที่คำนวณได้มากกว่าค่าสถิติในตาราง จะแสดงว่า การทดสอบนั้นอยู่ในบริเวณปฏิเสธ นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานเป็นกลางว่าไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้

4. เก็บรวบรวมข้อมูลและคำนวณค่าสถิติ

5. สรุปและแปลผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวใช้สำหรับทดสอบสมมติฐานที่มีกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอิสระกันตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป เพื่อทดสอบว่า กลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นมาจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันหรือไม่

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวจะคำนวณหาความแปรปรวนจากแหล่งต่างๆ และนำมาเปรียบเทียบกัน โดยทำเป็นอัตราส่วน F สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวนั้นจะมีความแปรปรวนเกิดขึ้นจาก 3 แหล่ง แต่เนื่องจากความแปรปรวนนั้นคำนวณจากผลรวมความเบี่ยงเบนกำลังสองหารด้วยชั้นแห่งความเป็นอิสระ เพื่อความสะดวกในการคำนวณจึงคำนวณค่าผลรวมความเบี่ยงเบนกำลังสองก่อน ความแปรปรวนทั้ง 3 แหล่งได้แก่

1. ความแปรปรวนรวม (total mean of square : MS_t) เป็นความแปรปรวนรวมจากข้อมูลทุกกลุ่มรวมกัน ดังนั้นผลรวมความเบี่ยงเบนกำลังสองรวม (total sum of square : SS_t) หาได้จาก

$$SS_t = \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}$$

เมื่อ X ค่าของข้อมูลแต่ละตัวในทุกกลุ่ม
 n จำนวนข้อมูลรวม

2. ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (between mean of square : MS_b) เป็นความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่างของแต่ละกลุ่มจากทุกกลุ่มรวมกัน ดังนั้น ผลรวมความเบี่ยงเบนกำลังสองระหว่างกลุ่ม (between sum of square : SS_b) หาได้จาก

$$SS_b = \sum n_i (\bar{X}_i - \bar{X})^2$$

เมื่อ n_i จำนวนข้อมูลในกลุ่มที่ i ($i = 1, 2, \dots$)
 \bar{X}_i ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ i
 \bar{X} ค่าเฉลี่ยรวม

3. ความแปรปรวนรวมภายในกลุ่ม (within mean of square : MS_w) เป็นผลรวมของความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มรวมกัน ดังนั้น ผลรวมความเบี่ยงเบนกำลังสองภายในกลุ่ม (within sum of square : SS_w) หาได้จาก

$$SS_w = SS_t - SS_b$$

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

| แหล่งความแปรปรวน | Sum of square | df | Mean square | F _{คำนวณ} |
|------------------|---------------|---------|-----------------------------|---------------------------------|
| ระหว่างกลุ่ม | SS_b | $k-1$ | $MS_b = \frac{SS_b}{k-1}$ | $F_{คำนวณ} = \frac{MS_b}{MS_w}$ |
| ภายในกลุ่ม | SS_w | n_1-k | $MS_w = \frac{SS_w}{n_1-k}$ | |
| รวม | SS_t | n_1-1 | | |

การสรุปผลการทดสอบ

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักสรุปผลได้จากค่าพี

(Probability) ซึ่งในโปรแกรม SPSS อาจเขียนเป็น Sig. โดย

ถ้า $Sig. > \alpha$ แล้วค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ถ้า $Sig. < \alpha$ แล้วค่าความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ผงหน้ขนาดมากกว่า 8 เมช

| พอลิเอทิลีน จากขวดน้ำที่ ใช้แล้ว (phr) | ยางรีเคลม (phr) | ผงหน้ (phr) | ความทนแรง กระแทก (kJ/m ²) | ความแข็ง (Shore D) | การดูด ซ้บน้ำ (%) | ความทน แรงโค้งงอ (MPa) | มอดูลัส โค้งงอ (MPa) |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 100 | 0 | 10 | 2.96 | 57.9 | 0.724 | 51.8 | 1170.20 |
| | | 30 | 2.98 | 61.4 | 1.420 | 65.2 | 1849.56 |
| | | 50 | 3.22 | 62.5 | 1.980 | 75.5 | 2916.87 |
| | | 70 | 3.61 | 64.5 | 5.144 | 71.5 | 2892.60 |
| | | 90 | 3.59 | 64.7 | 7.245 | 72.1 | 2999.50 |
| 100 | 5 | 10 | 4.286 | 57.8 | 0.566 | 41.06 | 1074.26 |
| | | 30 | 4.142 | 60.8 | 1.222 | 63.44 | 2587.01 |
| | | 50 | 4.920 | 61.8 | 2.075 | 65.72 | 2647.46 |
| | | 70 | 6.060 | 64.2 | 5.026 | 67.71 | 2815.27 |
| | | 90 | 5.710 | 64.2 | 6.887 | 70.57 | 2966.35 |
| 100 | 10 | 10 | 4.900 | 56.9 | 0.593 | 40.33 | 1067.12 |
| | | 30 | 5.206 | 57.4 | 2.039 | 48.08 | 1336.53 |
| | | 50 | 5.374 | 60.3 | 2.301 | 48.86 | 1882.49 |
| | | 70 | 5.734 | 62.4 | 6.413 | 55.27 | 2210.43 |
| | | 90 | 7.148 | 62.4 | 7.147 | 60.67 | 2219.84 |
| 100 | 15 | 10 | 5.268 | 54.5 | 0.824 | 36.49 | 1056.24 |
| | | 30 | 6.590 | 58.6 | 1.660 | 36.99 | 1106.26 |
| | | 50 | 7.174 | 59.7 | 3.711 | 46.04 | 1754.18 |
| | | 70 | 6.618 | 60.8 | 5.692 | 54.62 | 2183.26 |
| | | 90 | 7.284 | 60.5 | 6.410 | 60.68 | 2697.76 |

สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ขนาดผงหุ้ง 8-20 เมช

| พอลิเอทิลีน จากขวดน้ำที่ ใช้แล้ว (phr) | ยางรีเคลม (phr) | ผงหุ้ง (phr) | ความทนแรง กระแทก (kJ/m ²) | ความแข็ง (Shore D) | การดูด ซ้บน้ำ (%) | ความทน แรงโค้งงอ (MPa) | มอดูลัส โค้งงอ (MPa) |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 100 | 0 | 10 | 2.94 | 57.6 | 0.695 | 52.79 | 1400.20 |
| | | 30 | 2.95 | 61.2 | 1.445 | 65.40 | 1875.60 |
| | | 50 | 3.22 | 62.8 | 2.122 | 74.45 | 2818.42 |
| | | 70 | 3.61 | 63.0 | 6.088 | 72.80 | 2771.25 |
| | | 90 | 3.59 | 64.7 | 7.422 | 73.65 | 2857.58 |
| 100 | 5 | 10 | 4.288 | 57.2 | 0.395 | 48.79 | 1397.81 |
| | | 30 | 4.360 | 59.3 | 1.695 | 55.01 | 1788.29 |
| | | 50 | 4.920 | 62.6 | 2.552 | 59.70 | 2018.47 |
| | | 70 | 5.860 | 61.7 | 4.671 | 67.03 | 2891.36 |
| | | 90 | 5.710 | 64.6 | 7.176 | 69.95 | 2759.30 |
| 100 | 10 | 10 | 4.900 | 55.2 | 0.603 | 42.02 | 999.18 |
| | | 30 | 5.206 | 57.7 | 1.478 | 53.61 | 2118.34 |
| | | 50 | 5.374 | 58.6 | 3.239 | 59.39 | 2631.46 |
| | | 70 | 5.734 | 60.6 | 5.462 | 61.40 | 2644.26 |
| | | 90 | 5.304 | 60.6 | 7.528 | 67.02 | 2652.67 |
| 100 | 15 | 10 | 5.300 | 52.7 | 0.754 | 27.85 | 601.65 |
| | | 30 | 6.590 | 54.4 | 3.525 | 38.48 | 1284.96 |
| | | 50 | 7.174 | 54.7 | 3.684 | 39.11 | 1492.00 |
| | | 70 | 7.268 | 58.3 | 4.572 | 40.15 | 1557.11 |
| | | 90 | 6.618 | 57.3 | 7.191 | 49.67 | 2193.32 |

สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ค้ำขนาดผงหนัง

| พอลิเอทิลีน จากขวดน้ำที่ ใช้แล้ว (phr) | ยางรีเคลม (phr) | ผงหนัง (phr) | ความทนแรง กระแทก (kJ/m ²) | ความแข็ง (Shore D) | การดูด ซึบน้ำ (%) | ความทน แรงโค้งงอ (MPa) | มอดูลัส โค้งงอ (MPa) |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 100 | 0 | 10 | 3.016 | 57.0 | 0.759 | 53.578 | 1284.32 |
| | | 30 | 3.100 | 56.8 | 1.624 | 64.255 | 1842.71 |
| | | 50 | 3.328 | 59.8 | 1.979 | 75.256 | 2927.57 |
| | | 70 | 3.508 | 60.0 | 6.170 | 72.750 | 1902.61 |
| | | 90 | 3.378 | 62.0 | 7.336 | 75.424 | 1802.01 |
| 100 | 5 | 10 | 5.256 | 52.2 | 0.089 | 58.81 | 1763.24 |
| | | 30 | 5.604 | 58.0 | 1.486 | 62.51 | 2512.94 |
| | | 50 | 5.672 | 59.6 | 3.418 | 65.53 | 2923.18 |
| | | 70 | 6.426 | 60.3 | 4.431 | 65.54 | 3038.13 |
| | | 90 | 6.230 | 61.8 | 6.582 | 65.14 | 3016.32 |
| 100 | 10 | 10 | 5.312 | 57.1 | 0.554 | 48.02 | 1393.23 |
| | | 30 | 5.320 | 57.2 | 1.192 | 56.74 | 2103.98 |
| | | 50 | 6.224 | 58.0 | 3.249 | 59.99 | 2065.84 |
| | | 70 | 6.256 | 57.9 | 5.559 | 60.23 | 2884.96 |
| | | 90 | 6.150 | 57.6 | 7.871 | 61.91 | 2989.85 |
| 100 | 15 | 10 | 5.648 | 54.2 | 0.676 | 41.48 | 976.86 |
| | | 30 | 5.672 | 54.5 | 1.388 | 40.83 | 1216.60 |
| | | 50 | 5.930 | 55.7 | 3.424 | 47.96 | 1788.07 |
| | | 70 | 6.998 | 58.0 | 4.372 | 54.16 | 2468.31 |
| | | 90 | 6.678 | 59.7 | 7.108 | 53.29 | 2490.40 |

สมบัติเชิงกลเมื่อมีการปรับปรุงผงหน้ง (ไม่ค้คขนาด) ค้วยไวนิลไซเลน 5%(w/w)

| พอลิเอทิลีน จากขวดน้ำที่ ใช้แล้ว (phr) | ยางรีเคลม (phr) | ผงหน้ง (phr) | ความทน แรงกระแทก (kJ/m ²) | ความแข็ง (Shore D) | การดูด ซ้บน้ำ (%) | ความทน แรงโค้งงอ (MPa) | มอดูลัส โค้งงอ (MPa) |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 100 | 15 | 10 | 5.712 | 49.8 | 1.235 | 40.57 | 960.49 |
| | | 30 | 5.588 | 51.9 | 1.708 | 42.77 | 1212.07 |
| | | 50 | 5.718 | 52.1 | 2.261 | 46.46 | 1789.85 |
| | | 70 | 6.862 | 55.8 | 2.585 | 53.92 | 2469.87 |
| | | 90 | 6.594 | 58.1 | 2.741 | 55.73 | 2497.94 |

สมบัติเชิงกลเมื่อมีการปรับปรุงผงหน้ง (ไม่ค้คขนาด) ค้วยอะมิโนไซเลน 5%(w/w)

| พอลิเอทิลีน จากขวดน้ำที่ ใช้แล้ว (phr) | ยางรีเคลม (phr) | ผงหน้ง (phr) | ความทน แรงกระแทก (kJ/m ²) | ความแข็ง (Shore D) | การดูด ซ้บน้ำ (%) | ความทน แรงโค้งงอ (MPa) | มอดูลัส โค้งงอ (MPa) |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 100 | 15 | 10 | 5.320 | 54.6 | 0.976 | 40.84 | 960.20 |
| | | 30 | 5.618 | 57.0 | 1.602 | 44.49 | 1212.35 |
| | | 50 | 5.912 | 58.2 | 2.137 | 45.85 | 1784.45 |
| | | 70 | 6.906 | 59.4 | 2.867 | 53.25 | 2470.69 |
| | | 90 | 6.772 | 59 | 2.956 | 55.52 | 2496.57 |

ประวัติผู้เขียน

ชื่อผู้เขียน

นางสาวอมรรัตน์ สุนทรพงศ์

วัน เดือน ปีเกิด

วันที่ 3 เมษายน 2523

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

วศ.บ. (เคมี)

สถานที่สำเร็จการศึกษา

วิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่สำเร็จการศึกษา

2544

ประสบการณ์

ฝึกงานที่บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 28 ธันวาคม 2544

ผลงานทางวิชาการ

ไพศาล นาคพัฒน์ อมรรัตน์ สุนทรพงศ์ การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีน
และผงหนัง วิศวกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3