

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง



การสังเคราะห์พอลิยูรีเทน โดยใช้เทคนิคอิมัลชัน

2/๒๖.

นายชัชวาล มธุรส

๒๕๓๕๖ ๗

นายสุวัฒน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ

๒๕๓๗

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน.....

วัน,เดือน,ปี.....

612557067

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๗/

# **Synthesis of Polyurethane by Emulsion Technique**

**Mr.Chatchawan      Mathuros**  
**Mr.Suwat            Tinsiripattanakid**

**A Special Project submitted in Partial Fulfillment of the  
Requirement for the Degree of Bachelor of Science  
Department of Chemistry  
Faculty of Science  
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  
1994**

หัวข้อ โครงการพิเศษ การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโดยใช้เทคนิคอิมัลชัน

โดย นายชัชวาล มธุรส


นายสุวัฒน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ

ภาควิชา เคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติให้นำโครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


ลายเซ็น



( ผศ.ดร.เป็ชญชัย ไชยสิทธิ์ )


หัวหน้าภาควิชาเคมี

คณะกรรมการโครงการพิเศษ




( ผศ.นนุช เกตรานาววัฒน์ )

ประธานกรรมการ



( อ.สุจินต์ ตันติพิสิฐกุล )

กรรมการ



( ผศ.ดร.นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล )

กรรมการ

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อโครงการพิเศษ	การสังเคราะห์พอลิยูรีเทน โดยใช้เทคนิคอิมัลชัน	
นักศึกษา	นายชัชวาล	มธุรส
	นายสุวัฒน์	ถิ่นศิริพัฒนกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.นิพนธ์	วงศ์วิเศษศิริกุล
ภาควิชา	เคมี	
ปีการศึกษา	2537	

### บทคัดย่อ

พอลิยูรีเทนอิมัลชัน สังเคราะห์ได้จากการนำพรีพอลิเมอร์ที่มีหมู่ที่ชอบน้ำไปกระจายตัวในน้ำ วิธีการเตรียมพรีพอลิเมอร์จะใช้พอลิเอสเทอร์พอลิโออล2000 พอลิเอทิลีนไกลคอล1500 1,4-บิวเทนไดออล กรดทาร์ทริก และเมทิลเอทิลคีโตน ผสมกันที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ภายใต้ก๊าซไนโตรเจน ทำการปั่นกวน 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นลดอุณหภูมิลงที่ 50 องศาเซลเซียส เติมไทลูอินไดไอโซไซยานเนต และทำการปั่นกวนต่ออีก 30 นาที เพิ่มอุณหภูมิเป็น 60 องศาเซลเซียส แล้วทำการปั่นกวนต่อไปอีก 2 ชั่วโมง จะได้พรีพอลิเมอร์ที่มีหมู่ไอโซไซยานเนตเหลืออยู่เล็กน้อย จากนั้นนำพรีพอลิเมอร์ที่ได้ไปกระจายตัวในน้ำที่ผสมกับไตรเอทิลามีน และไดเอทิลีนไดเรอามีน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยทำการปั่นกวนที่ความเร็ว 1,800 รอบต่อนาที เพื่อให้พรีพอลิเมอร์กระจายตัวในน้ำได้ดี พอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้มีลักษณะเหมือนน้ำนม จากการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่สังเคราะห์ได้ เปรียบเทียบกับพอลิยูรีเทนสูตรน้ำทางการค้า พบว่าพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่สังเคราะห์ได้ มีสมบัติในการนำไปใช้งานเคลือบผิวไม้ดีที่สุดใน เมื่อใช้กรดทาร์ทริกจำนวน 0.2 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิโออล2000และ1.4-บิวเทนไดออล พอลิเอทิลีนไกลคอล1500 จำนวน 0.06 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิโออล2000และ 1.4-บิวเทนไดออล อัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิโออล 2000กับ1.4-บิวเทนไดออล เท่ากับ 0.01:0.08 โดยปริมาณสมมูล และอัตราส่วนระหว่างไทลูอินไดไอโซไซยานเนตต่อพอลิโออลทั้งหมด เท่ากับ 1.3:1 โดยปริมาณสมมูล

Special Project Title      Synthesis of Polyurethane by Emulsion Technique  
Name                              Mr.Chatchawan Mathuros  
    Mr.Suwat              Tinsiripattanakid  
Special Project Advisor      Asist. Prof. Dr. Nipon      Wongvisetsirikul  
Department                      Chemistry  
Academic Year                  1994

### Abstract

Polyurethane emulsion was synthesized by the dispersion of prepolymer which have hydrophilic groups in water. A prepolymer was prepared by mixing and stirring polyester polyol 2000, polyethylene glycol 1500, 1,4-butane diol, tartaric acid, and methyl ethyl ketone in nitrogen blanket at 60 °C for 1.5 hours. After that reducing the temperature to 50 °C, toluene diisocyanate was slowly added to the reaction mixture and stirred for 30 minutes. The temperature was increased to 60 °C and continued to stir for 2 hours. The result prepolymer was dispersed in water with triethylamine and diethylene triamine at 30 °C by high speed mixer at 1.800 rpm. The appearance of the polyurethane was milkly. From the testing the polyurethane emulsion when compared with the commercial water-borne polyurethane was good properties to appropriate in wood surface coating. When the polyurethane emulsion was synthesized from tartaric acid 0.2 mole/mole of polyester polyol 2000 and 1,4-butane diol, polyethylene glycol 1500 0.06 mole/mole of polyester polyol 2000 and 1,4-butane diol, the ratio of between polyester polyol 2000 and 1,4-butane diol was 0.01:0.08, and the ratio of between toluene diisocyanate and total polyol was 1.3:1 by equivalent weight, respectively.

## กิติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล ที่กรุณาให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการพิเศษนี้มาโดยตลอด

ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบโครงการพิเศษนี้ที่กรุณาตรวจสอบและแก้ไขโครงการพิเศษฉบับนี้ให้ถูกต้อง

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพและแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แซนด์โพลีเคมีคอล จำกัด ที่กรุณาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน

ขอขอบคุณบริษัท SILTECH จำกัด ที่เอื้อเฟื้อสารพอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 1500 และข้อมูลเกี่ยวกับสารอย่างละเอียด

ขอขอบคุณ คุณดวงหทัย ชาติพุทธิกุล และ นายสุภชัย ตริทิพย์สกุล ที่เอื้อเฟื้อสารพอลิเอสเทอร์พอลิออล น้ำหนักโมเลกุล 2000 และข้อมูลเกี่ยวกับสารอย่างละเอียด

อนึ่งยังมีบุคคลอีกหลายท่านนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ให้ความช่วยเหลือจนโครงการพิเศษนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทางผู้จัดทำต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

นายชัชวาล

มธุรส

นายสุวัฒน์

ฉินสิริพัฒนกิจ

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อโครงการพิเศษภาษาไทย	ก
บทคัดย่อโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญรูป	จ
คำย่อที่ใช้ในโครงการพิเศษ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาของ โครงการพิเศษ	2
วัตถุประสงค์	3
วิธีดำเนินงาน โดยย่อ	3
ประโยชน์ที่ได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ประวัติความเป็นมาของพอลิยูรีเทน	4
2.2 กระบวนการเตรียมพอลิยูรีเทน	4
2.3 กระบวนการเตรียมในน้ำ	5
2.3.1 การกระจายตัวในอิมัลชันไฟเออร์	5
2.3.2 การกระจายตัวของไอ โอนเมอร์	6
2.3.3 การกระจายตัวของนอน ไอออนิก	12
2.4 กระบวนการที่นำมาใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน	12
2.5 สารตั้งต้นที่ใช้ในการเตรียมพอลิยูรีเทน	
2.5.1 ไอโซไซยานเตต	13
2.5.2 สารประกอบที่มีหมู่ไฮดรอกซิลหลายหมู่	16
2.5.3 สารที่ให้ส่วนที่ชอบน้ำ	17
2.5.4 สารประกอบเอมีนตติยภูมิ	18
2.5.5 สารขยายสายโซ่	18

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.5.6 ต้าท่าละลายอินทรีย์	18
2.5.7 ส่วนผสมอื่นๆ	19
บทที่ 3 การดำเนินงานวิจัย	
3.1 สารเคมีที่ใช้	20
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	21
3.3 การคำนวณหาปริมาณสารตั้งต้นในการเตรียมพอลิยูรีเทนอีพ็อกซี	22
3.4 วิธีการทดลอง	
3.4.1 การศึกษาผลของกรดทาร์ทริกที่มีต่อการสังเคราะห์และสมบัติของพอลิยูรีเทนอีพ็อกซี โดยใช้โทลูอินไดไอโซไซยานเนต พอลิเอทิลีนไกลคอล400 และ1,4-บิวเทนไดคอลเป็นสารตั้งต้นหลัก	23
3.4.2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์และสมบัติของพอลิยูรีเทนอีพ็อกซี โดยใช้โทลูอินไดไอโซไซยานเนต พอลิเอสเตอร์พอลิออล 2000 และ1,4-บิวเทนไดคอล เป็นสารตั้งต้นหลัก	24
3.4.2.1 ผลของกรดทาร์ทริก	24
3.4.2.2 ผลของพอลิเอทิลีนไกลคอล	25
3.4.2.3 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเตอร์พอลิออล2000 ต่อ1,4-บิวเทนไดคอล	25
3.4.2.4 ผลของชนิดไดคอล	25
3.4.3 การทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทน	32
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์	
4.1 การศึกษาหาสถานะและสารตั้งต้นที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอีพ็อกซี	34
4.2 การศึกษาผลของกรดทาร์ทริกที่มีต่อคุณสมบัติของพอลิยูรีเทนอีพ็อกซี	35
4.3 การศึกษาผลของพอลิเอทิลีนไกลคอล1500 ที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนอีพ็อกซี	37

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
4.4 การศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิโออล2000ต่อ1,4-บิว- เทนไดคอลที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชัน	42
4.5 การศึกษาผลของชนิดไดคอลที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชัน	45
4.6 การศึกษาผลคุณสมบัติของพอลิยูรีเทนสูตรน้ำทางการค้า	47
4.7 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่สังเคราะห์ได้กับ พอลิยูรีเทนสูตรน้ำทางการค้า	47
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการทดลอง	49
5.2 ข้อเสนอแนะ	50
ภาคผนวก	51
เอกสารอ้างอิง	56

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 แสดงอันตรายจากตัวทำละลายอินทรีย์	2
ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะเฉพาะของกระบวนการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน	11
ตารางที่ 2.2 แสดงชนิดของพอลิเอสเทอร์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลที่ปลายสายโซ่	16
ตารางที่ 3.1 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลของกรดทาร์ทาริก โดยใช้โทลูอีนไดไอโซไซยานเนต พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 และ 1,4-บิวเทนไดออลเป็นสารตั้งต้นหลัก	26
ตารางที่ 3.2 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลของกรดทาร์ทาริก โดยใช้โทลูอีนไดไอโซไซยานเนต พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออลเป็นสารตั้งต้นหลัก	27
ตารางที่ 3.3 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลของพอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 โดยใช้โทลูอีนไดไอโซไซยานเนต พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออลเป็นสารตั้งต้นหลัก	28
ตารางที่ 3.4 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิเอเทอร์พอลิออล 2000 ต่อ 1,4-บิวเทนไดออล โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 จำนวน 0.09 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล	29
ตารางที่ 3.5 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิเอเทอร์พอลิออล 2000 ต่อ 1,4-บิวเทนไดออล โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 จำนวน 0.06 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล	30
ตารางที่ 3.6 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลของชนิดไดออลที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน	31

## สารบัญตาราง(ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้ โดยใช้โพลูอินโดไอโซไซยานเนต พอลิเอทีลีนไกลคอล400 และ1,4-บิวเทนไดออล เป็นสารตั้งต้นหลัก และเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทาร์ทาริก ตามตารางที่ 3.1	35
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้ โดยใช้โพลูอินโดไอโซไซยานเนต พอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออล เป็นสารตั้งต้นหลักและเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทาร์ทาริก ตามตารางที่ 3.2	38
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้ เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณพอลิเอทีลีนไกลคอล1500 ตามตารางที่ 3.3	40
ตารางที่ 4.4.1 แสดงผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้ เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000ต่อ1,4-บิวเทนไดออล โดยใช้พอลิเอทีลีน ไกลคอล1500 จำนวน 0.09 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออลและ1,4-บิวเทนไดออล ตามตารางที่ 3.4	43
ตารางที่ 4.4.2 แสดงผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้ เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000ต่อ1,4-บิวเทนไดออล โดยใช้พอลิเอทีลีนไกลคอล1500 จำนวน 0.06 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออลและ1,4-บิวเทนไดออล ตามตารางที่ 3.5	44
ตารางที่ 4.5 แสดงผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้ เมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดของไดออล โดยใช้ 1,4-บิวเทนไดออล พรอพิลีนไกลคอลเอทีลีนไกลออล ตามตารางที่ 3.6	46
ตารางที่ 4.6 แสดงผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนสูตรน้ำทางการค้า	48

## สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและปริมาณกรดทาร์ทริก โดยใช้ โทลูอินไดไอโซไซยานต พอลิเอทิลีนไกลคอล400และ1,4-บิวเทนไดออล เป็นสารตั้งต้น	36
รูปที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและปริมาณกรดทาร์ทริก โดยใช้ โทลูอินไดไอโซไซยานต พอลิเอสเทอร์พอลิออล2000 และ1,4-บิวเทน- ไดออลเป็นสารตั้งต้น	39
รูปที่ 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและปริมาณของพอลิเอทิลีนไกล- คอล1500 โดยใช้ปริมาณโทลูอินไดไอโซไซยานต พอลิเอสเทอร์พอลิ- ออล2000 และ1,4-บิวเทนไดออลเป็นสารตั้งต้น	41

## คำย่อที่ใช้ในโครงการพิเศษ

TDI	แทน	โทลูอินไดไอโซไซยานต
PEG 400	แทน	พอลิเอทิลีนไกลคอล 400
PEG 1500	แทน	พอลิเอทิลีนไกลคอล 1500
PEP 2000	แทน	พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000
MEK	แทน	เมทิลเอทิลคีโตน
TEA	แทน	ไตรเอทิลามีน
DETA	แทน	ไดเอทิลีนไตรเอมีน
°C	แทน	องศาเซลเซียส
cps	แทน	เซนติพอยส์

## บทที่ 1

### บทนำ

พอลิยูรีเทน เป็นพอลิเมอร์ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่

โฟมพอลิยูรีเทนชนิดยืดหยุ่นนำไปใช้สำหรับผลิตส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ และเบาะรถยนต์

โฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งนำไปใช้สำหรับผลิตฉนวนกันความร้อนของฝ้าผนัง

พอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์นำไปใช้สำหรับผลิตพื้นรองเท้า หัวไม้ตีกอล์ฟ และอวัยวะเทียม

พอลิยูรีเทนสำหรับเคลือบผิวชนิดยืดหยุ่นนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใย และหนัง

พอลิยูรีเทนสำหรับเคลือบผิวชนิดแข็งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบิน รถยนต์

โลหะสำเร็จรูป และไม้

พอลิยูรีเทนสามารถสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาระหว่างพอลิไอโซไซยานาตและพอลิแอลกอฮอล์หรือหมู่อื่นๆที่ว่องไวต่อหมู่ไอโซไซยานาต ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์มีหลายวิธี จำแนกได้ดังนี้

1) กระบวนการเตรียมโดยปราศจากตัวทำละลาย แบ่งได้ 2 กระบวนการดังนี้

กระบวนการขั้นตอนเดียว(One-shot process)

กระบวนการเตรียมพรีพอลิเมอร์(Prepolymer process)

2) กระบวนการเตรียมในสารละลาย แบ่งได้ 3 กระบวนการดังนี้

กระบวนการเตรียมชนิดส่วนผสมเดี่ยวซึ่งเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน

กระบวนการเตรียมชนิดส่วนผสมเดี่ยวซึ่งเกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน

กระบวนการเตรียมชนิดส่วนผสมคู่

3) กระบวนการเตรียมในน้ำ หรือกระจายตัวในน้ำ แบ่งได้ 3 กระบวนการ ดังนี้

การกระจายในอิมัลชันไฟเออร์(Emulsifier-contain dispersion)

การกระจายไอโอโนเมอร์(Ionomer dispersion)

การกระจายนอนไอออนิก(Non-ionic dispersion)

### ความเป็นมาของโครงการพิเศษ

ในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสารระเหยหรือตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงกระบวนการสังเคราะห์สารเคมีที่มีการใช้ตัวทำละลายซึ่งตัวทำละลายก่อให้เกิดปัญหา เช่น การเตรียมพอลิยูรีเทนสำหรับเคลือบผิวที่อาศัยตัวทำละลายอินทรีย์เป็นตัวกลางและใช้ผสมเพื่อลดความหนืด เมื่อนำพอลิยูรีเทนมาเคลือบผิวจะเกิดการระเหยออกของตัวทำละลายอินทรีย์ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ตัวทำละลายอินทรีย์ที่นำมาใช้ ได้แก่

Ester : methyl acetate, ethyl acetate, buthyl acetate, and hexyl acetate

Ketone : methyl ketone, ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, methyl ethyl ketone, ethyl amyl ketone, and cyclohexanone

ตารางที่ 1.1 แสดงอันตรายจากตัวทำละลายอินทรีย์<sup>(2)</sup>

ตัวทำละลายอินทรีย์	TLV-TWA(ppm)	อาการได้รับพิษ
Methyl acetate	200	ง่วงซึม เยื่อตาขาวอักเสบ ปวดศีรษะ วิงเวียน หายใจขัด ปวดกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง หัวใจเต้นแรง ตามัว อ่อนเพลีย อัมพาต
Ethyl acetate	400	เยื่อตาขาวอักเสบ หลอดลมอักเสบ ผิวหนังอักเสบ
Buthyl acetate	150	เยื่อตาขาวอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ไอ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้
Acetone	750	เยื่อตาขาวอักเสบ ทำลายกระจกตา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ภาวะอาหารอักเสบ คลื่นไส้ อาเจียน ไม่รู้สึกตัว อัมพาต
Methyl ethyl ketone	200	ระคายเคืองนัยน์ตาและทางเดินหายใจ ผิวหนังอักเสบ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ วิงเวียน อัมพาต
Cyclohexane	25	ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง เยื่อตาอักเสบ หลอดลมอักเสบ อัมพาต

\* TLV-TWA : Threshold Limit Value-Time Weighted Average

เป็นความเข้มข้นเฉลี่ยสำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งคนงานได้รับสัมผัสจะไม่เกิดอันตราย

สำหรับโครงการนี้เป็นกระบวนการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโดยใช้เทคนิคอิมัลชัน ซึ่งอาศัยน้ำเป็นตัวทำละลาย ดังนั้นจึงสามารถลดปัญหาจากตัวทำละลายอินทรีย์ดังกล่าวได้พอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์ได้นี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเคลือบผิววัสดุ เช่น ไม้ โลหะ ผนัง สิ่งทอ และใช้เป็นสารยึดติด

### วัตถุประสงค์

- 1) ศึกษาวิธีการเตรียมพอลิยูรีเทนโดยใช้เทคนิคอิมัลชัน
- 2) ศึกษาและทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนที่เตรียมได้ เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับนำไปเคลือบผิววัสดุ

### วิธีการดำเนินงานโดยย่อ

ขั้นแรก สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโดยใช้เทคนิคอิมัลชัน โดยทำการเปลี่ยนแปลงสภาวะการทดลองและอัตราส่วนของสารตั้งต้น เพื่อหาสภาวะและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทน ให้ได้สมบัติที่ดีที่สุดตามต้องการ

ขั้นที่สอง นำพอลิยูรีเทนที่เตรียมได้มาทดสอบสมบัติที่เกี่ยวกับการเคลือบผิว เช่น ความแข็งแรง ความต้านทานต่อสารเคมีและตัวทำละลาย และความต้านทานต่อการขัดถู เพื่อนำไปปรับปรุงและเปรียบเทียบกับสมบัติของพอลิยูรีเทนสำหรับเคลือบผิวที่ผลิตในเชิงการค้า

### ประโยชน์ที่ได้รับ


- 1) สามารถสังเคราะห์พอลิยูรีเทนที่กระจายตัวในน้ำ และสามารถใช้น้ำเจือจางได้ เพื่อปรับความหนืดให้เหมาะกับการใช้งาน ดังนั้นช่วยลดปัญหาของตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้เกี่ยวข้อง
- 2) สามารถนำไปใช้งานได้ โดยไม่มีปัญหาทางด้านกลิ่นของตัวทำละลาย และลดอันตรายจากการติดไฟ

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง


#### 2.1 ประวัติและความเป็นมาของพอลิยูรีเทน<sup>[3,4]</sup>

พอลิยูรีเทนเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า 100 ปี โดยในปี ค.ศ.1848 Wurtz ได้เตรียมเมทิล และเอทิลไอโซไซยาเนต จากปฏิกิริยาของโปแตสเซียมไอไซยาเนตกับอัลคิลไอโอไดด์ และพบว่า เอทิลไอโซไซยาเนตสามารถเกิดปฏิกิริยากับเอทิลแอลกอฮอล์ ได้เอทิลคาร์บาเมต ซึ่งต่อมาเรียกชื่อว่า ยูรีเทน



ต่อมาในปี ค.ศ.1930 Dr.Otto Bayer นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้พัฒนาการเตรียมพอลิยูรีเทนได้จากปฏิกิริยาระหว่าง ไดหรือพอลิไอโซไซยาเนตกับสารที่มีหมู่ไฮดรอกซี

สูตรโครงสร้างทั่วไปของพอลิยูรีเทนจากปฏิกิริยาของสารประกอบไดไฮดรอกซีกับไดไอโซไซยาเนต ดังสมการ



เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตพอลิยูรีเทนได้แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากการผลิตโฟมพอลิยูรีเทนชนิดยืดหยุ่นและแข็ง ต่อมาได้มีการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนชนิดอื่นๆ เช่น พอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์ และพอลิยูรีเทนเคลือบผิว ตามลำดับ

#### 2.2 กระบวนการเตรียมพอลิยูรีเทน<sup>[5-5]</sup>

กระบวนการเตรียมพอลิยูรีเทน แบ่งตามลักษณะของตัวกลางที่ใช้ในการเตรียมได้ 3 ประเภท ดังนี้

##### 2.2.1 กระบวนการเตรียมโดยปราศจากตัวทำละลาย แบ่งได้ 2 กระบวนการ ดังนี้

1) กระบวนการผลิตขั้นตอนเดียว(One-shot process) เป็นกระบวนการที่ไม่ใช้ตัวทำละลาย ได้แก่ การสังเคราะห์โฟมพอลิยูรีเทน สามารถทำได้โดยการผสมโดยตรงระหว่างสารตั้งต้นและส่วนผสมอื่นๆ เช่น สารให้ฟอง ตัวเร่ง สเตบิลไลเซอร์ สารหน่วงการติดไฟ และสารเติมแต่งอื่นๆ วิธีนี้เหมาะสำหรับใช้ผลิตโฟมพอลิยูรีเทนชนิดยืดหยุ่น

2) กระบวนการผลิตพรีพอลิเมอร์(Prepolymer process) เป็นกระบวนการที่ไม่ใช้ตัวทำละลายเช่นเดียวกัน แต่การสังเคราะห์โดยวิธีนี้จะมีการเตรียมเป็น พรีพอลิเมอร์(prepolymer) ที่มีหมู่

ปลายเป็นหมู่ไอโซไซยานเนตหรือหมู่ไฮดรอกซี โดยที่หมู่ปลายนี้สามารถเกิดปฏิกิริยาต่อไปได้ พอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์และพอลิยูเรีย ส่วนมากจะเตรียมโดยใช้กระบวนการนี้

2.2.2 กระบวนการเตรียมในสารละลายอินทรีย์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กระบวนการ ดังนี้

1) กระบวนการเตรียมชนิดส่วนผสมเคียวซึ่งเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน เป็นการเตรียมพอลิยูรีเทนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงจากกระบวนการพรีพอลิเมอร์ ซึ่งจะได้พรีพอลิเมอร์ที่มีหมู่ปลายเป็นหมู่ไอโซไซยานเนต และสามารถเกิดปฏิกิริยากับเอมีน ได้พอลิยูรีเทนที่เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ โดยการเตรียมวิธีการนี้จะมีตัวทำละลายประมาณ 65 - 80 %

2) กระบวนการเตรียมชนิดส่วนผสมเคียวซึ่งเกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน เป็นการเตรียมพอลิยูรีเทน ที่มีน้ำหนักโมเลกุลค่อนข้างต่ำจากกระบวนการพรีพอลิเมอร์ จะได้พรีพอลิเมอร์ที่มีหมู่ปลายเป็นหมู่ไอโซไซยานเนต ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยากับน้ำในอากาศได้ หรือ อาจเตรียมพรีพอลิเมอร์ที่มีหมู่ปลายเป็นหมู่ไอโซไซยานเนต ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยากับ blocking agent ได้สารที่เสถียรที่อุณหภูมิห้อง เมื่อนำไปใช้งานพรีพอลิเมอร์สามารถเกิดการคงรูป(cure)โดยการให้ความร้อน ซึ่งทำให้สารประกอบระหว่างพรีพอลิเมอร์กับ blocking agent สลายตัว จากนั้นหมู่ไอโซไซยานเนตจะเกิดปฏิกิริยากับพอลิเอมีนหรือพอลิเอมีนที่ยังเหลืออยู่

3) กระบวนการเตรียมชนิดส่วนผสมคู่ เป็นกระบวนการเตรียมที่สำคัญเหมาะสำหรับใช้เตรียมพอลิยูรีเทนสำหรับเคลือบผิว โดยมีการเตรียมเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นพอลิไอโซไซยานเนต อีกส่วนจะเป็นสารประกอบพวกพอลิไฮดรอกซีและสารเชื่อมโยง เมื่อนำไปใช้งานต้องนำสารทั้งสองชนิดมาผสมกัน


2.2.3 กระบวนการเตรียมในน้ำ เป็นกระบวนการเตรียมพอลิยูรีเทนที่สามารถกระจายตัวในน้ำ โดยอาศัยอิมัลซิไฟเออร์ หรือเตรียมพรีพอลิเมอร์ที่มีส่วนที่เป็นไอออนิก หรือส่วนที่ชอบน้ำของพอลิอีเทอร์

2.3 กระบวนการเตรียมในน้ำ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกระบวนการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโดยอาศัยเทคนิคอิมัลชัน หรือกระจายตัวในน้ำ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

2.3.1 การกระจายในอิมัลซิไฟเออร์(Emulsifier-containing dispersion) เตรียมโดยนำพรีพอลิเมอร์ไปกระจายตัวในน้ำ ซึ่งต้องอาศัยอิมัลซิไฟเออร์และสารป้องกันคอลลอยด์(protective colloids)เป็นตัวช่วย อิมัลซิไฟเออร์เป็นสารที่โมเลกุลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ไม่ชอบน้ำที่สามารถรวมตัวเข้ากับพอลิเมอร์ได้ กับส่วนที่ชอบน้ำซึ่งเป็นส่วนที่มีขั้วอาจจะเป็นประจุบวก(cationic)หรือประจุลบ(anionic) หลังจากกระจายตัวในน้ำแล้ว หมู่ไอโซไซยานเนตที่เหลืออยู่จะเกิดปฏิกิริยากับสารที่มีไฮโดรเจนที่ว่องไว เช่น ไดเอมีน กลายเป็นพอลิยูรีเทน-ยูเรีย ถ้าพรีพอลิเมอร์มีความหนืดสูง สามารถลดความหนืดได้ด้วยการเติมตัวทำละลายอินทรีย์ที่เหมาะสม เช่น โทลูอีน

ก่อนทำการกระจายตัวในน้ำ วิธีนี้เหมาะสำหรับการกระจายตัวของพอลิยูรีเทนชนิดที่มีกิ่งก้านสาขา ซึ่งมีผลทำให้ได้พอลิยูรีเทนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง นำไปเคลือบเส้นใยและหนัง




2.3.2 การกระจายตัวของไอโอโนเมอร์(Ionomer dispersions) เตรียมโดยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได้พรีพอลิเมอร์ที่มีส่วนที่เป็นไอออนิก(ionic center)อยู่บนสายโซ่ หรือเป็นหมู่เกาะอยู่บนสายโซ่พอลิเมอร์ ซึ่งส่วนนี้จัดเป็นส่วนที่ชอบน้ำ จึงทำให้พอลิยูรีเทนสามารถเกิดอิมัลชันด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเติมอิมัลซิไฟเออร์ลงไปช่วย ส่วนที่เป็นไอออนิกสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้ดังนี้




กระบวนการเตรียมการกระจายตัวของไอโอโนเมอร์สามารถเตรียมได้หลายวิธี ดังนี้

1) การเตรียมพอลิอิเล็กโตรไลต์ โดยกระบวนการรวมตัวของไดไอโซไซยานาต (Polyelectrolyte by the diisocyanate polyaddition process)<sup>17,31</sup> เป็นกระบวนการที่อาศัยการเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวระหว่างไดไอโซไซยานาตกับไดออลหรือไดเอมีนที่มีส่วนที่เป็นไอออนิกอยู่ได้พอลิอิเล็กโตรไลต์ที่สามารถละลายในน้ำได้ แต่ไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ ตัวอย่างของกระบวนการนี้ ได้แก่


ก) ปฏิกิริยาระหว่างไดไอโซไซยานาตกับไดออลที่มีหมู่เทอร์ติเออรีอะมิโน(diol containing tertiary amino groups) จะได้พอลิยูรีเทนสายโซ่ตรงที่มีอะตอมเทอร์ติเอรีโนโตรเจนอยู่ จากนั้นนำไปกระจายตัวในสารละลายกรด จะได้เกลือพอลิยูรีเทนพอลิแอมโมเนียม (polyurethane polyammonium salt)




ข) ปฏิกิริยาระหว่างไดไอโซไซยานาตกับไดอะมิโนเบนซีนซัลโฟเนต(diaminobenzenesulfonates) หรือ ไดอะมิโนเบนโซเอต(diaminobenzoates) จะได้พอลิยูเรียพอลิซัลโฟเนตหรือพอลิคาร์บอกซิเลต(polyurea polysulfonates or polycarboxylates) ที่กระจายตัวในน้ำ ดังสมการ



ก) ปฏิกริยาระหว่างไดไอโซไซยานาตกับพอลิยูเรียที่ประกอบด้วยหมู่เอมิโนทุติยภูมิ (polyurea containing secondary amino groups) จากนั้นนำไปทำปฏิกิริยากับซัลโทน(sultones) หรือเอซิดแอนไฮไดรด์(acid anhydrides)ในสารละลายเบส ดังสมการ



ง) ปฏิกริยาระหว่างไดไอโซไซยานาตกับพอลิไทโอดีเทอร์(polythioether)ในสารละลายไดเมทิลซัลเฟต ได้พอลิไทโอดีเทอร์ยูรีเทนที่มีไอออนซัลโฟเนียมอยู่ ดังสมการ



~ = Ether residue







ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะเฉพาะของกระบวนการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน

	Dispersant shear force process	Acetone process	Prepolymer mixing process	Melt-dispersion process	Ketimine/ketazine process	Solids self-dispersing process
Polyhydroxy compound Diisocyanate Glycols	polyether (liquid) TDI only small amounts	linear, variable variable variable	polyethers, some polyesters TDI, IPDI, H <sub>12</sub> MDI dimethylol prop-ionic acid	variable TDI, HDI, IPDI mainly ionic	variable variable variable	variable softening point of prepolymer > 40 °C MW < 8,000
Dispersant Solvent Shear force mixer Temperature of dispersion	+ 5 to 10% toluene + ~ 20 °C	- 40 to 70% acetone - ~ 50 °C	- often 10 to 30% <i>N</i> -methyl pyrrolidone - 20 to 80 °C	- - - 50 to 130 °C	- possibly 5 to 30% acetone - 50 to 80 °C	- - - 15 to 30 °C
Product before dispersion Procedure after dispersion End product Solvent contents of the final dispersion Particle size (nm) Post curing temperature	nonionic NCO pre-polymers amine extension polyurethane-urea 2 to 8% toluene 700 to 3,000 100 °C	polyurethane acetone distill. polyurethane polyurethane-urea < 0.5% 30 to 100,000 -	NCO prepolymer-ionomer amine extension polyurethane urea ionomer often 5 to 15% <i>N</i> -methyl-pyrrolidone 100 to 500 -	ionic-biuret-prepolymers polycondensation polyurethane biuret - 30 to 10,000 50 to 150 °C	NCO prepolymer <sup>k</sup> + ketimine/ketazine possibly acetone distillation polyurethane urea possibly < 2% acetone 30 to 1,000 -	prepolymer curing agent added polyurethane - 30 to 500 > 120 °C

กระจายตัวในน้ำ โดยไม่ต้องเติมอิมัลซิไฟเออร์และให้ความร้อน หลังจากนั้นเติมสารเชื่อมโยงเพื่อใช้เป็น curing agent

2.3.3 การกระจายตัวนอนไอออนิก สามารถเตรียมเหมือนการกระจายตัวไอโอโนเมอร์ แต่ส่วนที่เป็นไอออนิก จะถูกแทนที่ด้วยส่วนที่ชอบน้ำของสายโซ่อีเทอร์( $\sim(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{H}$ ) โดยมีน้ำหนักโมเลกุล 600-1,500 อุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมควรต่ำกว่า  $60^\circ\text{C}$  ทั้งนี้เนื่องจากจะทำให้หมู่ที่ชอบน้ำ(hydrophilicity)ลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และไม่เสถียรต่อการกระจายตัว

#### 2.4 กระบวนการที่นำมาใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน<sup>[6-14]</sup>

ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชันในโรงงานพิเศษนี้ ได้ทำการทดลองโดยอาศัยกระบวนการผสมพรีพอลิเมอร์และใช้สารที่ให้ส่วนที่ชอบน้ำ 2 ชนิดด้วยกัน คือ แอนไอออนิกกับนอนไอออนิก โดยสารเคมีที่ใช้คือ กรดทาร์ทาริก(L(+)-tartaric acid)กับพอลิเอทิลีนไกลคอลน้ำหนักโมเลกุล 1500(PEG1500) ตามลำดับ วิธีการทดลองเริ่มจากการสังเคราะห์พรีพอลิเมอร์ที่มีส่วนชอบน้ำอยู่ จากนั้นนำน้ำที่ผสมเอมีนตติยภูมิ(tertiary amine)และสารขยายสายโซ่มาเติมและปั่นกวนด้วยความเร็วสูง ได้พอลิยูรีเทนอิมัลชันแล้วนำไปกลั่นเอาตัวทำละลายอินทรีย์ออก

เมื่อเปรียบเทียบการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชันโดยกระบวนการนี้ กับกระบวนการสังเคราะห์แบบอื่นๆ พบว่า

ข้อได้เปรียบ

- 1.พอลิยูรีเทนที่ได้จัดเป็นชนิดส่วนผสมเดี่ยว ซึ่งเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน ดังนั้นจึงไม่มีหมู่ไอโซไซยานตเหลืออยู่ ที่จะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
- 2.ปราศจากการระเหยของตัวทำละลายอินทรีย์ เนื่องจากมีการกลั่นออก และอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- 3.ไม่ต้องใช้อิมัลซิไฟเออร์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติได้
- 4.การใช้สารที่ชอบน้ำชนิดแอนไอออนิกและนอนไอออนิก เป็นการนำข้อดีของสารทั้งสองมาใช้ (synergistic effect)
- 5.สามารถสังเคราะห์สารเคลือบผิวได้ทั้งชนิดแข็งและอ่อน
- 6.สามารถเจือจางด้วยน้ำโดยไม่จำกัดปริมาณ
- 7.เมื่อนำไปเคลือบผิว สามารถแห้งได้ที่อุณหภูมิห้องหรือต่ำกว่า โดยไม่ต้องตัวเร่ง
- 8.ให้ฟิล์มที่มีความเงางามและสมบัติดี
- 9.สามารถเคลือบบนวัสดุได้หลายชนิด เช่น ไม้ กระดาษ พลาสติก
- 10.สะดวกในการใช้งาน การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลือบผิว
- 11.ใช้เป็นสารยึดเกาะสำหรับผลิตภัณฑ์ได้
- 12.สามารถผสมเข้ากับไอนิลพอลิเมอร์อิมัลชันได้ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ

ข้อเสียเปรียบ


1. มีค่าปริมาณเนื้อสาร(%Solid content)ต่ำ ประมาณ 35 - 40 %
2. ชนิดของสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตมีให้เลือกน้อย
3. ความหนืดของพรีพอลิเมอร์ยังถูกจำกัดคือต้องไม่สูงมาก
4. ต้นทุนในการผลิตมีราคาแพง

2.5 สารตั้งต้นที่ใช้ในการเตรียมพอลิยูรีเทน <sup>[3,5-7,13,14]</sup>

สารตั้งต้นที่ใช้ในการเตรียมพอลิยูรีเทน อิมัลชัน ได้แก่


2.5.1 ไอโซไซยานเนต (Isocyanate)

ในทางอุตสาหกรรม ไอโซไซยานเนตเตรียมได้จากปฏิกิริยาฟอสจีนเนชัน(phosgenation)ของเอมีนปฐมภูมิ(primary amine) ดังสมการ




โดยในทางอุตสาหกรรม ไอโซไซยานเนตเตรียมได้จากการเกิดปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน ขั้นแรกใช้สารประกอบเอมีนผสมกับฟอสจีน(phosgene)ที่อุณหภูมิปานกลางหรือต่ำ จากนั้นขั้นที่ 2 เพิ่มอุณหภูมิ 120-150 °C จะได้ไอโซไซยานเนต แล้วทำการกลั่นเพื่อให้ได้ไอโซไซยานเนตที่ปราศจากสิ่งเจือปนหรือน้อยที่สุด


ปัจจุบันในทางการค้า ไอโซไซยานเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีอยู่ 2 ชนิด คือ อะโรมาติก และอะลิฟาติกไอโซไซยานเนต ซึ่งไอโซไซยานเนตที่มีความสำคัญในการผลิตพอลิยูรีเทน ตัวอย่างเช่น TDI, IPDI, MDI, HDI



Toluene diisocyanate(TDI)



Isophrone diisocyanate(IPDI)



Diphenylmethane diisocyanate(MDI)




Hexamethylene diisocyanate(HDI)



ในการเกิดปฏิกิริยาของไอโซไซยานเนต พบว่า อะโรมาติกไอโซไซยานเนตมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่าอะลิฟาติกไอโซไซยานเนต แต่สำหรับอะลิฟาติกไอโซไซยานเนตจะเหมาะสำหรับใช้เตรียมพอลิยูรีเทนสำหรับงานเคลือบผิวภายนอก เพราะว่าพอลิยูรีเทนที่เตรียมได้มีสมบัติทนต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ดี โดยทั่วไปอะลิฟาติกไอโซไซยานเนตมีราคาแพง

### การเกิดปฏิกิริยาของไอโซไซยานต

1) สารประกอบไอโซไซยานตสามารถเกิดปฏิกิริยากับตัวเอง ดังนี้




ยูริดีนไดโอน



คาร์โบไดอิมไมด์

ยูริดีนไดโอน(uretidinedione)หรือไดเมอร์(dimer) เกิดจากปฏิกิริยาไดเมอร์ไรเซชัน ซึ่งปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาปฐมภูมิ(primary reaction)ของอะโรมาติกไอโซไซยานต โดยทั่วไปสารพวกยูริดีนไดโอนสลายตัวเป็นหมู่ไอโซไซยานตอิสระที่อุณหภูมิ 140-180 °C



ส่วนคาร์โบไดอิมไมด์(carbodiimide)เกิดที่อุณหภูมิสูง และใช้ตัวเร่งเฉพาะ ปฏิกิริยานี้ในทางอุตสาหกรรมใช้เตรียม พอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์ พอลิยูรีเทนสำหรับเคลือบผิว และโฟมพอลิยูรีเทน



ไอโซไซยานูเรต


สมการข้างต้นเป็นการเกิดปฏิกิริยาไตรเมอร์ไรเซชันของไอโซไซยานต ซึ่งไอโซไซยานูเรต(isocyanurate)หรือไตรเมอร์(trimer)ใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมพอลิยูรีเทน เพราะมีการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันของไอโซไซยานต แล้วมีผลทำให้ความหนาแน่นของการเชื่อมโยงเพิ่มขึ้นด้วย

2) ไอโซไซยานตสามารถเกิดปฏิกิริยากับน้ำได้ ดังสมการ




จากปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ำ จะได้กรดคาร์บอนิก(carbonic acid) ซึ่งเป็นสารมีขั้วแล้วสลายตัวเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับเอมีน ต่อจากนั้นเอมีนจะทำปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนต ให้สารประกอบยูเรีย ปฏิกิริยานี้ในทางอุตสาหกรรมใช้สำหรับผลิตพอลิยูรีเทนสำหรับเคลือบผิวที่คงรูป(cure)ด้วยความชื้น และใช้ผลิตโฟมชนิดยืดหยุ่น ซึ่งพบว่าในการทำปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับพอลิแอลกอฮอล์ จะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เปรียบเสมือนสารให้ฟอง(blowing agent) ดังนั้นในการเตรียมพอลิยูรีเทนสำหรับเคลือบผิว ควรมีความระมัดระวังไม่ให้มีน้ำตกค้างอยู่ในพอลิแอลกอฮอล์และรงควัตถุ(pigment) เพราะก๊าซนี้จะทำให้ฟิล์มเกิดความเสียหายได้

3) ไอโซไซยาเนตสามารถเกิดปฏิกิริยากับกรดคาร์บอกซิลิก(carboxylic acid) ได้ ดังสมการ




ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้ช้ากว่าปฏิกิริยาของไอโซไซยาเนต กับแอลกอฮอล์ หรือน้ำ จากปฏิกิริยานี้พบว่า เราสามารถควบคุมการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเตรียมพอลิยูรีเทนได้ โดยใช้พอลิแอลกอฮอล์ที่มีหมู่คาร์บอกซิลิกน้อยที่สุด

4) ไอโซไซยาเนตสามารถเกิดปฏิกิริยากับเอมีนปฐมภูมิและทุติยภูมิได้ ดังสมการ




จากปฏิกิริยาพบว่าเอมีนปฐมภูมิเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าเอมีนทุติยภูมิ ส่วนเอมีนตติยภูมิจะไม่เกิดปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนต แต่สามารถเกิดได้โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่แรง อัตราเร็วของปฏิกิริยาของเอมีนขึ้นอยู่กับความแรงของเบส และผลของหมู่เกาะกะ(steric effect) ซึ่งพบว่าในการเกิดปฏิกิริยานี้ผลของหมู่เกาะกะมีผลมากกว่า

5) ไอโซไซยาเนตสามารถเกิดปฏิกิริยากับยูเรียได้ ดังสมการ



ปฏิกิริยานี้สามารถเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่า 110 °C ในทางการค้าปฏิกิริยานี้ใช้ในการเตรียมสารตั้งต้นที่มีหมู่ไอโซไซยาเนตหลายหมู่ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพอลิยูรีเทน

6) ไอโซไซยาเนตสามารถเกิดปฏิกิริยากับยูรีเทนได้ ดังสมการ



จากปฏิกิริยานี้ใช้ในการเตรียมพอลิยูรีเทน ซึ่งมีผลทำให้พอลิยูรีเทนมีน้ำหนักโมเลกุลเพิ่มขึ้น และยังมีความหนาแน่นของการเชื่อมโยงเพิ่มขึ้นด้วย ปฏิกิริยานี้สามารถเกิดได้รวดเร็ว

### 2.5.2 สารประกอบที่มีหมู่ไฮดรอกซิลหลายหมู่(Polyhydroxyl compounds)

เป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อสมบัติของพอลิยูรีเทน<sup>[6]</sup> คือถ้าใช้พวกที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ(มีสายโซ่สั้น) เช่น เอทิลีนไกลคอล หรือ 1,4-บิวเทนไดคอล ทำให้ได้พอลิยูรีเทนที่แข็ง เพราะมีความเข้มข้นของหมู่ยูรีเทนในพอลิเมอร์สูง แต่ถ้าใช้พวกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง(มีสายโซ่ยาว)ทำให้ได้พอลิยูรีเทนที่มีความอ่อนและมีความยืดหยุ่น และถ้าใช้พวกที่มีหมู่ไฮดรอกซิลหลายหมู่ จะทำให้ได้พอลิยูรีเทนที่มีโครงร่างตาข่าย สารที่มีหมู่ไฮดรอกซิลที่นิยมใช้ ได้แก่

#### 1) พอลิเอสเทอร์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลที่ปลายโซ่(Hydroxyl-terminated polyesters)

เตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่าง dibasic acid + glycol + polyhydric alcohol ตัวอย่างสารที่ใช้เตรียม สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แสดงชนิดของพอลิเอสเทอร์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลที่ปลายสายโซ่

component			hydroxyl no.	degree of branching	use
acid	glycol	triol			
adipic	ethylene. propylene. or diethylene	none	50-60	none	elastomer
adipic or dimer acid	diethylene	glycerol or other	50-65	slig.	flexible foams and coating
adipic plus phthalic	ethylene or propylene	glycerol or other	150-200	moderate	semiflexible foams and coating
adipic plus phthalic	ethylene or propylene	glycerol or other	250-300	high	rigid foams chemically resistance coating
adipic plus phthalic	ethylene or propylene	glycerol or other	400-450 -	very high	wire coatings

2) พอลิอีเทอร์ไดออล(Polyether diol)และพอลิโออล(Polyol)

พอลิอีเทอร์ไดออล เตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างอัลคิลีนออกไซด์กับพอลิโออล เช่น พรอ-พิลีนออกไซด์(propylene oxide) กับไตรเมทิลอลโพรเพน(trimethylolpropane) หรือเตรียมได้จากการพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของเตตระไฮโดรฟูราน(tetrahydrofuran) เอทิลีนออกไซด์(ethylene oxide)หรือพรอพิลีนออกไซด์(propylene oxide) ตัวอย่าง เช่น พอลิเตตระเมทิลีนออกไซด์ไกลคอล(polytetramethylene oxide glycol) พอลิ(1,2-ออกซีพรอพิลีนไกลคอล)(poly(1,2-oxypropylene glycol)) พอลิออกซีเอทิลีนพอลิโออล(polyoxyethylene polyol) พอลิพรอพิลีนพอลิโออล(polypropylene polyol) เป็นต้น ในการสังเคราะห์ ถ้าใช้พอลิอีเทอร์พอลิโออล(polyether polyol)มากเกินไปจะทำให้พอลิเมอร์เกิดการบวมตัวด้วยน้ำได้


3) ไดออล(Diol)

ไดออลเป็นสารที่มีสายโซ่สั้นๆ ทำหน้าที่เป็นตัวขยายสายโซ่ และเพิ่มความแข็งให้พอลิเมอร์ ซึ่งได้แก่ เอทิลีนไกลคอล(ethylene glycol) 1,4-บิวเทนไดออล(1,4-butane diol) 1,4-ไซโคลเฮกเซนไดเมทานอล(1,4 cyclohexane dimethanol) พรอพิลีนไกลคอล(propylene glycol) เป็นต้น


2.5.3 สารที่ให้ส่วนที่ชอบน้ำ

1) สารไดออลที่มีหมู่คาร์บอกซิลิก

เป็นสารที่มีหมู่ไฮดรอกซิลที่ปลาย สามารถเกิดปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนต เกิดเป็นสายโซ่พอลิยูรีเทนและมีหมู่คาร์บอกซิลิกเกาะอยู่ โดยหมู่นี้จะถูกทำให้เกิดเป็นเกลือคาร์บอกซิเลตที่สามารถละลายน้ำได้ต่อไป สารไดออลที่ใช้ควรจะมีจำนวนคาร์บอน 2-10 อะตอม และหมู่คาร์บอกซิลิก 1-3 หมู่ต่อ 1 โมเลกุล ได้แก่ กรดทาร์ทาริก(tartaric acid) และแอลฟา,แอลฟา-ไดเมทิลอลอัลคานอิกแอซิด( $\alpha, \alpha$ -dimethylol alkanic acid) เช่น 2,2-ไดเมทิลอลแอซิด(2,2-dimethylol acid) 2,2-ไดเมทิลอลพรอพิอิกแอซิด(2,2-dimethylol propionic acid) 2,2-ไดเมทิลอลบิวทริกแอซิด(2,2-dimethylol butyric acid) และพวกที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีใกล้เคียงกัน



tartaric acid



$\alpha, \alpha$ -dimethylol alkanic acid

## 2) สารพอลิออลที่ให้ส่วนที่ชอบน้ำชนิดไม่มีจำ

เป็นสารพอลิออลที่มีสายโซ่อิเทอร์ ( $(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{H}$ ) โดยมีน้ำหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง 600-1500 ตำแหน่งอะตอมออกซิเจนสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำได้ จึงทำให้พอลิเมอร์สามารถละลายน้ำได้ เมื่อเปลี่ยนแปลง pH ในพอลิเมอร์นั้นไม่มีผลต่อการตกตะกอน แต่ข้อเสียคือ มีเสถียรภาพลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส ตัวอย่างเช่น พอลิเอทิลีนไกลคอล(polyethylene glycol) เอทิลีนพรอพิลีนออกไซด์อีเทอร์(ethylene-propylene oxide ether) เป็นต้น

### 2.5.4 สารประกอบเอมีนตติยภูมิ

เป็นสารที่ทำหน้าที่ตั้งไฮโดรเจนอะตอมจากหมู่คาร์บอกซิลิก แล้วเกิดเป็นเกลือเอมีนตติยภูมิของกรดคาร์บอกซิลิก ซึ่งส่งผลให้ชอบน้ำมากกว่าหมู่คาร์บอกซิลิก ทำให้พอลิเมอร์กระจายตัวในน้ำได้ดี และพอลิยูริเทนอิมัลชันสามารถเจือจางด้วยน้ำโดยไม่จำกัดปริมาณ หลังจากนั้นไปเคลือบผิวเอมีนตติยภูมิจะระเหยออกไป ทำให้ฟิล์มพอลิเมอร์มีความว่องไวต่อน้ำลดลง หรือมีความต้านทานต่อน้ำมากขึ้น ตัวอย่างสารได้แก่ ไตรเมทิลามีน(trimethylamine) ไตรเอทิลามีน(triethylamine) เมทิลไดเอทิลามีน(methyl diethylamine) เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลเอทาโนลามีน(N,N-dimethyl ethanolamine) และไตรพรอพิลามีน(triethylamine) เป็นต้น

แม้ว่าสารพวกเกลือโลหะอัลคาไล(alkali metal salt) เช่น LiOH, NaOH และ KOH สามารถนำมาใช้ในการทำปฏิกิริยาสะเทินที่หมู่คาร์บอกซิลิก แต่เนื่องจากเมื่อนำไปเคลือบผิวแล้วยังมีสารนี้เหลืออยู่ ทำให้ความต้านทานต่อน้ำลดลงและสมบัติของฟิล์มพอลิเมอร์ไม่ดี

### 2.5.5 สารขยายสายโซ่พอลิเมอร์

เป็นสารที่มีไฮโดรเจนที่ว่องไว สามารถเกิดปฏิกิริยากับพรีพอลิเมอร์และเชื่อมโยงสายโซ่พอลิเมอร์ ทำให้น้ำหนักโมเลกุลสูงขึ้น สารที่ใช้ควรมีสายโซ่สั้น มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับพรีพอลิเมอร์มาก และสามารถละลายน้ำโดยไม่เกิดปฏิกิริยากันเอง ตัวอย่างสารที่ใช้ ไดเอทิลีนไดเอมีน(ethylene diamine) พรอพิลีนไดเอมีน(propylene diamine) ไดเอทิลีนไตรเอมีน(diethylene triamine) และ1-อะมิโน-3-อะมิโนเมทิล-3,5,5-ไตรเมทิลไซโคลเฮกเซน(1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethyl cyclohexane) เป็นต้น

### 2.5.6 ตัวทำละลายอินทรีย์

ตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้ควรจะไม่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยา มีหน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์พรีพอลิเมอร์ และปรับความหนืดให้ง่ายต่อการกระจายตัวในน้ำ ตัวทำละลายนี้สามารถละลายเข้ากับน้ำได้ โดยมากมีจุดเดือดต่ำ เช่น เมทิลเอทิลคีโตน แอซีโตน ซึ่งจะถูกลั่นออกแบบลดความดัน ส่วนพวกที่มีจุดเดือดสูง เช่น ไดเมทิลฟอร์มมาไมด์(dimethyl formamide) เอ็น-เมทิลไพโรลิโตนจะช่วยในการเกิดฟิล์มที่มีความเงางาม และมีสมบัติทางกายภาพดี

### 2.5.7 ส่วนผสมอื่นๆ

เป็นสารเคมีที่ช่วยในการควบคุมปฏิกิริยาและปรับปรุงสมบัติของพอลิยูรีเทน ซึ่งได้แก่ ตัวเร่งปฏิกิริยา สารเพิ่มเนื้อ สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ต สารให้สี สารเร่งแห้ง และสารลดฟอง เป็นต้น

## บทที่ 3

### การดำเนินการวิจัย

#### 3.1 สารเคมีที่ใช้

1) โทลูอินไดไอโซไซยานต	เกรดการค้า	บริษัท Aldrich chemical
2) พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000	เกรดการค้า	บริษัท TPU
3) พอลิเอทิลีนไกลคอล 400	เกรดการค้า	บริษัท Siltech
4) พอลิเอทิลีนไกลคอล 1500	เกรดการค้า	บริษัท Siltech
5) 1,4-บิวเทนไดออล	เกรดการค้า	บริษัท Aldrich chemical
6) พรอพิลีนไกลคอล	เกรดการค้า	บริษัท Siam chemical
7) เอทิลีนไกลคอล	เกรดการค้า	บริษัท Siam chemical
8) L(+) ทาร์ทริกแอซิด	เกรดวิเคราะห์	บริษัท Farmitalia carloerba
9) ไตรเอทิลามีน	เกรดวิเคราะห์	บริษัท Fluka
10) ไดเอทิลีน ไตรเอมีน	เกรดวิเคราะห์	บริษัท Fluka
11) เมทิลเอทิลคีโตน	เกรดวิเคราะห์	บริษัท Carloerba reagenti
12) พอลิยูรีเทนสูตรน้ำ	เกรดการค้า	บริษัท TOA
13) น้ำกลั่นปราศจากไอออน		

### 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

- 1) เครื่องอินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น 810 บริษัท Jasco จำกัด
- 2) เครื่องวัดความหนืดแบบBrookfieldรุ่นLVTบริษัทBrookfield Engineering Laboratories Inc.
- 3) เครื่องวัด pH รุ่น 654 บริษัท Metrohm จำกัด
- 4) เครื่องชั่งไฟฟ้า ( Electric balance) บริษัท Sartorius จำกัด
- 5) ชุดกลั่นลดความดัน ซึ่งประกอบด้วย Rotavapor รุ่น RE111, Water bath รุ่น 461 บริษัท Buchi จำกัด และ Aspirator รุ่น A-35 บริษัท Tokyo rikakikai
- 6) เครื่องปั่นกวนเชิงกล ชนิดปรับรอบ รุ่น R 20 บริษัท Frama-Geratetechnik
- 7) เครื่องปั่นกวนแบบแม่เหล็ก รุ่น MR 3001 บริษัท Buchi จำกัด
- 8) ตู้อบแบบ Hot air บริษัท Memert จำกัด
- 9) เครื่องให้ความเย็น รุ่น RE11 บริษัท Buchi จำกัด
- 10) อ่างควบคุมอุณหภูมิ ( water batch )
- 11) ใบพัดกวนสาร ( อลูมิเนียม รูปครึ่งวงกลม )
- 12) เทอร์โมมิเตอร์ ช่วงอุณหภูมิ 0 - 100 องศาเซลเซียส
- 13) ขวดกั้นกลม แบบสามคอ ขนาด 500 มิลลิลิตร
- 14) ขวดกั้นกลม ขนาด 500 มิลลิลิตร
- 15) คอนเดนเซอร์พร้อมข้อต่อ
- 16) กรวยหยดสาร
- 17) แท่งแม่เหล็กสำหรับกวนสาร
- 18) ขวดรูปชมพู่ ปีกเกอร์ แท่งแก้วคนสาร ช้อนตักสาร
- 19) แปรงทาสี ชนิดขนอ่อน

### 3.3 การคำนวณหาปริมาณสารตั้งต้นในการเตรียมพอลิยูรีเทน<sup>[1.4,15]</sup>

#### 3.3.1 การคำนวณน้ำหนักสมมูลของสารตั้งต้น

น้ำหนักสมมูลของสารตั้งต้น (equivalent weight :  $EW_R$ ) คำนวณได้จากความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักโมเลกุลของสารตั้งต้น ( $MW_R$ ) กับจำนวนหมู่ที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา ( $n_R$ ) ดังนี้

$$EW_R = MW_R / n_R$$

การคำนวณน้ำหนักสมมูลของโพลูอินไดไอโซไซยานาต

น้ำหนักสมมูลของโพลูอินไดไอโซไซยานาต ( $EW_{TDI}$ ) สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำหนักโมเลกุลของโพลูอินไดไอโซไซยานาต ( $MW_{TDI}$ ) เปอร์เซ็นต์หมู่ไอโซไซยานาตของโพลูอินไดไอโซไซยานาต (%NCO) และจำนวนไฮโดรเจนที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา ( $n_{TDI}$ ) ดังนี้

$$\%NCO = MW_{NCO} / MW_{TDI}$$

โดยที่  $MW_{NCO}$  คือ น้ำหนักโมเลกุลของหมู่ไอโซไซยานาตของโพลูอินไดไอโซไซยานาต

และ  $MW_{TDI}$  คือ  $n_{TDI} \cdot EW_{TDI}$

$$\text{ดังนั้น } \%NCO = MW_{NCO} / n_{TDI} \cdot EW_{TDI}$$

$$\text{หรือ } EW_{TDI} = MW_{NCO} / \%NCO \cdot n_{TDI}$$

การคำนวณน้ำหนักสมมูลของสารตั้งต้นพอลิโออล

น้ำหนักสมมูลของสารตั้งต้นพอลิโออล ( $EW_{OH}$ ) คำนวณจากน้ำหนักสมมูลของสารตั้งต้นที่มีหมู่ไฮดรอกซิลทุกชนิด ในโครงการพิเศษนี้สารตั้งต้นพอลิโออลประกอบด้วย พอลิเอสเตอร์พอลิโออล น้ำหนักโมเลกุล 2000 พอลิเอทีลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 1500 และ 400 1,4-บิวเทนไดออลและกรดทาร์ทาริก นั่นคือ

$$EW_{OH} = EW_{polyester} + EW_{PEG} - EW_{1,4 Bu} + EW_{T. acid}$$

#### 3.3.2 การคำนวณหาอัตราส่วนของน้ำหนักสมมูล (R)

$$R = \frac{\text{ปริมาณสมมูลของสารตั้งต้นไอโซไซยานาต}}{\text{ปริมาณสมมูลของสารตั้งต้นพอลิโออล}}$$

โดยที่ R สามารถนิยามได้ คือ อัตราส่วนน้ำหนักสมมูล (equivalent weight ratio) สำหรับโครงการพิเศษนี้ ค่า R ที่เหมาะสมควรมีค่า 1.3 เพื่อสังเคราะห์พรีพอลิเมอร์

### 3.4 วิธีการทดลอง

3.4.1 การศึกษาผลของกรดทาร์ทาริกที่มีต่อการสังเคราะห์และสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชัน โดยใช้โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 และ 1,4-บิวเทนไดออลเป็นสารตั้งต้นหลัก

จัดชุดเครื่องมือปฏิบัติการ โดยนำขวดก้นกลมแบบ 3 คอ ขนาด 500 มล. แฉ่งลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิ จากนั้นตั้งเครื่องปั่นกวนเชิงกลพร้อมใบพัด และต่อท่อนำก๊าซไนโตรเจน และเครื่องควบแน่น เปิดก๊าซไนโตรเจนให้มีความดันพอเหมาะ ทิ้งไว้ 1/2 ชั่วโมงก่อนเติมสารเคมี เพื่อให้ได้ก๊าซออกซิเจน ซึ่งสารเคมีตามอัตราส่วนที่คำนวณไว้ ตามวิธีการคำนวณที่กล่าวมาแล้ว ดังปรากฏในตารางที่ 3.1 นำพอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 พอลิเอทิลไกลคอล 400 1,4-บิวเทนไดออล กรดทาร์ทาริก และเมทิลเอทิลคีโตนลงผสมในขวดก้นกลมแบบ 3 คอ ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ  $60^{\circ}\text{C}$  แล้วทำการปั่นกวนที่ความเร็ว 400 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1/2 ชั่วโมง ลดอุณหภูมิจนถึง  $25^{\circ}\text{C}$  แล้วเติม TDI ปั่นกวนและให้ก๊าซไนโตรเจนตลอด เป็นเวลา 1/2 ชั่วโมง ให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิ  $60^{\circ}\text{C}$  ปั่นกวนต่อไปเป็นเวลาอีก 2 ชั่วโมง จะได้พรีพอลิเมอร์ จากนั้นลดอุณหภูมิจนถึง  $30^{\circ}\text{C}$  ในระหว่างนี้เตรียมสารละลาย A ซึ่งเป็นของผสมระหว่างน้ำกลั่นปราศจากไอออนกับไตรเอทิลามีน และสารละลาย B ผสมระหว่างน้ำกลั่นปราศจากไอออนกับไดเอทิลีนไตรเอมีน โดยปั่นกวนด้วยเครื่องปั่นกวนแบบแม่เหล็ก ปรับความเร็วรอบของการปั่นกวนให้มีความเร็ว 1,800 รอบต่อนาที แล้วเติมสารละลาย A อย่างรวดเร็ว จากนั้นค่อยๆเติมสารละลาย B ทำการปั่นกวนต่อไปอีก 1 ชั่วโมง จะได้พอลิยูรีเทนอิมัลชัน นำ พอลิยูรีเทนที่เตรียมได้มากลั่นแบบลดความดัน เพื่อเอาเมทิลเอทิลคีโตนออก

หมายเหตุ ให้ก๊าซไนโตรเจนด้วยความดันพอเหมาะตลอดการสังเคราะห์

ในกรณีที่พรีพอลิเมอร์มีความหนืดสูงอาจต้องเติมเมทิลเอทิลคีโตนเพื่อลดความหนืด

3.4.2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลของการสังเคราะห์และสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชัน โดยใช้โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต พอลิเอสเทอร์พอลิโออล2000 และ1,4-บิวเทนไดออลเป็นสารตั้งต้นหลัก

#### 3.4.2.1 ผลของกรดทาร์ทริก

จัดชุดเครื่องมือปฏิกิริยาเช่นเดียวกับการทดลองในหัวข้อที่ 3.4.1 แต่เพิ่มกรวยหยดสาร ซึ่งสารเคมีปริมาณตามวิธีการคำนวณที่กล่าวมาแล้ว ดังปรากฏในตาราง3.2 นำพอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 และเมทิลเอทิลคีโตน 2/5 เท่าของน้ำหนักเมทิลเอทิลคีโตนที่คำนวณไว้ ใส่ลงในขวดก้นกลมแบบ 3 คอ ค่อยๆเพิ่มความร้อนจนถึง  $60^{\circ}\text{C}$  โดยปั่นกวนด้วยความเร็ว 400 รอบต่อนาที พอลิเอทิลีนไกลคอล500 จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันใช้เวลาประมาณ 10 นาที เติมกรดทาร์ทริก 1,4-บิวเทนไดออล และเมทิลเอทิลคีโตน 1/5 เท่าของน้ำหนักเมทิลเอทิลคีโตนที่คำนวณไว้ ปั่นกวนด้วยความเร็ว 500 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ  $60^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เติมพอลิเอสเทอร์พอลิโออล2000 และเมทิลเอทิลคีโตน 2/5 เท่าของน้ำหนักเมทิลเอทิลคีโตนที่คำนวณไว้ ปั่นกวนด้วยความเร็ว 500 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ  $60^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 20 นาที ลดความเร็วในการปั่นกวนที่ 400 รอบต่อนาที และลดอุณหภูมิลงจนถึง  $50^{\circ}\text{C}$  ค่อยๆหยดโทลูอีนไดไอโซไซยาเนตลงในขวดก้นกลมแบบสามคอ ด้วยกรวยหยดสาร หลังจากโทลูอีนไดไอโซไซยาเนต หยอดปั่นกวนทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วเพิ่มความร้อนจนถึง  $60^{\circ}\text{C}$  ปั่นกวนต่อด้วยความเร็ว 400 รอบต่อนาที ที่  $60^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง โดยรวมเวลาดังแต่เริ่มเติมโทลูอีนไดไอโซไซยาเนต จากนั้นลดอุณหภูมิจนถึง  $30^{\circ}\text{C}$  และปิดก๊าสไนโตรเจน ในระหว่างลดอุณหภูมิตำการเตรียมสารละลาย 2 ตัว คือ สารละลาย A ซึ่งเป็นของผสมระหว่างน้ำกลั่นปราศจากไอออน 0.8 เท่าของน้ำหนักน้ำที่คำนวณไว้กับไตรเอทิลามีนและสารละลาย B ซึ่งเป็นของผสมระหว่างน้ำปราศจากไอออน 1.2 เท่าของน้ำหนักน้ำที่คำนวณไว้กับไดเอทิลีนไตรเอมีน โดยปั่นกวนด้วยเครื่องปั่นกวนแบบแม่เหล็ก ปรับรอบของการปั่นกวนให้มีความเร็ว 1.800 รอบต่อนาที แล้วเติมสารละลาย A อย่างรวดเร็ว จากนั้นค่อยๆเติมสารละลาย B ปั่นกวนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะได้พอลิยูรีเทนอิมัลชัน นำพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์ได้มากลั่นลดความดัน เพื่อกำจัดเมทิลเอทิลคีโตนออก

หมายเหตุ ให้ก๊าสไนโตรเจนด้วยความดันคงที่พอเหมาะตลอดการสังเคราะห์ และในกรณีที่พรีพอลิเมอร์มีความหนืดมากสูง อาจเติมเมทิลเอทิลคีโตนเพื่อลดความหนืด

#### 3.4.2.2 ผลของพอลิเอทิลีนไกลคอล1500

ซึ่งสารเคมีตามตาราง 3.3 โดยใช้ปริมาณพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000 จำนวน 20.4 กรัม 1,4-บิวเทนไดออล 3.15 กรัม และกรดทาร์ทาริก 2.7 กรัมเท่ากับ 0.4 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออลเป็นสารตั้งต้นหลัก แต่จะเปลี่ยนแปลงปริมาณของพอลิเอทิลีนไกลคอล1500 ส่วนปริมาณของโพลูอินไดโอไซไซยานเนตจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนของพอลิออลที่ใช้ทั้งหมด ทำการสังเคราะห์วิธีเดียวกับหัวข้อที่ 3.4.2.1

#### 3.4.2.3 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000 : 1,4-บิวเทนไดออล

ซึ่งสารเคมีตามตาราง 3.4 โดยใช้ปริมาณกรดทาร์ทาริก 2.7 กรัมเท่ากับ 0.4 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออล และพอลิเอทิลีนไกลคอล1500 จำนวน 6.07 กรัมเท่ากับ 0.09 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออลเป็นสารตั้งต้นหลัก แต่จะเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทาร์ทาริกและพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000 ส่วนปริมาณโพลูอินไดโอไซไซยานเนตจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนของพอลิออล ทำการสังเคราะห์วิธีเดียวกับหัวข้อ3.4.2.1

ซึ่งสารเคมีตามตาราง 3.5 โดยใช้ปริมาณกรดทาร์ทาริก 2.7 กรัมเท่ากับ 0.4 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออล และพอลิเอทิลีนไกลคอล1500 4.05 กรัมเท่ากับ 0.09 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออลเป็นสารตั้งต้นหลัก แต่จะเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทาร์ทาริกและพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000 ส่วนปริมาณโพลูอินไดโอไซไซยานเนตจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนของพอลิออล ทำการสังเคราะห์วิธีเดียวกับหัวข้อ 3.4.2.1

#### 3.4.2.4 ผลของชนิดไดออล

ซึ่งสารเคมีตามตาราง 3.6 โดยใช้กรดทาร์ทาริก 1.35 กรัมเท่ากับ 1.2 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออล พอลิเอทิลีนไกลคอล1500 4.05กรัมเท่ากับ 0.06 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออล และพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 จำนวน 10.2 กรัมเป็นสารตั้งต้นหลัก แต่จะเปลี่ยนชนิดของไดออล ทำการสังเคราะห์วิธีเดียวกับหัวข้อ 3.4.2.1

ตารางที่ 3.1 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลของกรดทาร์ทริก โดยใช้ TDI, PEG 400 และ 1,4-บิวเทนไดออลเป็นสารตั้งต้นหลัก

สูตรที่		A1	A2	A3	A4
M		0.05	0.09	0.19	0.28
ปริมาณสาร ตั้งต้นที่ใช้ (กรัม)	PEG 1500	7.50	7.50	7.50	7.50
	PEG 400	10	10	10	10
	1,4-Butane diol	4.06	4.06	4.06	4.06
	TDI	17.80	18.40	20.00	21.50
	Tataric acid	0.5	1.0	2.0	3.0
	TEA	0.57	1.30	2.70	1.05
	DETA	1.60	1.68	1.80	1.96
	Water	100	100	100	100
MEK	35	35	35	35	

หมายเหตุ M = จำนวน โมลของกรดทาร์ทริก/โมลของพอลิเอทีลีนไกลคอลและ 1,4-บิวเทนไดออล

ตารางที่ 3.2 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลของกรดทาร์ทริก โดยใช้ TDI, พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออลเป็นสารตั้งต้นหลัก

สูตรที่	B1	B2	B3	B4	B6	
M	0	0.20	0.40	0.60	1.00	
ปริมาณสาร ตั้งต้นที่ใช้ (กรัม)	PEG 1500	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
	PEP 2000	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40
	1,4-Butane diol	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
	TDI	11.41	13.45	15.42	17.52	21.60
	Tartaric acid	-	1.35	2.70	4.05	6.75
	TEA	-	1.82	3.64	5.46	9.12
	DETA	1.04	1.22	1.41	1.60	1.97
	Water	86.12	92.90	99.66	106.00	143.70
	MEK	21.53	23.22	24.92	26.61	28.43

หมายเหตุ M = จำนวนโมลของกรดทาร์ทริก/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล

ตารางที่ 3.3 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลของพอลิเอทิลีนไกลคอล 1500

โดยใช้ TDI, พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล เป็นสารตั้งต้นหลัก

สูตรที่		B3	C1	C2	C3
M		0.12	0.09	0.06	0.03
ปริมาณสาร ตั้งต้นที่ใช้ (กรัม)	PEG 1500	8.10	6.07	4.05	2.02
	PEP 2000	20.40	20.40	20.40	20.40
	1,4-Butane diol	3.15	3.15	3.15	3.15
	TDI	15.42	15.17	14.87	14.57
	Tataric acid	2.70	2.70	2.70	2.70
	TEA	3.64	3.64	3.64	3.64
	DETA	1.41	1.38	1.35	1.32
	Water	99.66	94.48	90.34	85.68
	MEK	24.92	23.74	22.58	21.42

หมายเหตุ M = จำนวนโมลของพอลิเอทิลีนไกลคอล 1500/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล

ตารางที่ 3.4 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000:1,4-บิวเทนไดออล

โดยใช้ TDI, พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล เป็นสารตั้งต้นหลัก ใช้ PEG 1500 จำนวน 0.09 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000และ1,4-บิวเทนไดออล

สูตรที่	C1	D1	D2	D3	
EW	0.02:0.07	0.015:0.075	0.01:0.08	0.005:0.085	
ปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ (กรัม)	PEG 1500	6.07	6.07	6.07	6.07
	PEP 2000	20.40	15.30	10.20	5.10
	1,4-Butane diol	3.15	3.38	3.60	3.83
	TDI	15.17	15.17	15.17	15.17
	Tataric acid	2.70	2.70	2.70	2.70
	TEA	3.64	3.64	3.64	3.64
	DETA	1.38	1.38	1.38	1.38
	Water	94.98	100.24	110.48	100.74
	MEK	23.74	41.31	23.87	26.43

หมายเหตุ EW = ปริมาณสมมูลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 : ปริมาณสมมูลของ1,4-บิวเทนไดออล

ตารางที่ 3.5 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000:1,4-บิวเทนไดออล

โดยใช้ PEG 1500 จำนวน 0.06 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000และ1,4-บิวเทนไดออล

สูตรที่	C2	E1	E2	E3	
EW	0.02:0.07	0.015:0.075	0.01:0.08	0.005:0.085	
ปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ (กรัม)	PEG 1500	4.05	4.05	4.05	4.05
	PEP 2000	20.40	15.30	10.20	5.10
	1,4-Butane diol	3.15	3.38	3.60	3.83
	TDI	14.87	14.87	14.87	14.87
	Tataric acid	2.70	2.70	2.70	2.70
	TEA	3.64	3.64	3.64	3.64
	DETA	1.35	1.35	1.35	1.35
	Water	90.34	80.60	90.84	80.10
	MEK	22.58	42.15	22.71	20.28

หมายเหตุ EW = ปริมาณสมมูลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 : ปริมาณสมมูลของ1,4-บิวเทนไดออล

ตารางที่ 3.6 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลของชนิดไดโอดที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน

สูตรที่	F1	F2	F3	
ชนิดของไดโอด	1,4-Butane diol	Propylene glycol	Ethylene glycol	
ปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ (กรัม)	PEG 1500	4.05	4.05	4.05
	PEP 2000	10.20	10.20	10.20
	Diol	3.06	3.04	2.48
	TDI	12.83	12.83	12.83
	Tataric acid	1.35	1.35	1.35
	TEA	1.82	1.82	1.82
	DETA	1.17	1.17	1.17
	Water	74.06	62.94	61.82
	MEK	36.02	35.73	35.46

### 3.4.3 การทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทน

1) การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์ได้ และในเชิงการค้า โดยใช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

เตรียมแผ่นฟิล์มพอลิยูรีเทนให้บางที่สุดบนแผ่นพลาสติก นำไปอบที่อุณหภูมิ 50-60 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นค่อยๆลอกฟิล์มให้เป็นแผ่น แล้วนำไปวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ช่วงความยาวคลื่น 400-4,000 เซนติเมตร<sup>-1</sup>

### 2) การหาปริมาณเนื้อสาร ( % Solid content )

เตรียมงานแก้วสำหรับเพาะเชื้อ โดยล้างให้สะอาด แล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 °C ทั้งให้เย็นในเคชเคเตอร์จนถึงอุณหภูมิห้อง ซึ่งน้ำหนักของงานแก้วสำหรับเพาะเชื้อด้วยเครื่องชั่งละเอียด ซึ่งพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์ได้ใส่งานน้ำหนักประมาณ 1 กรัม(เทคนิค 4 ตำแหน่ง) จากนั้นไปอบที่อุณหภูมิ 105 ± 2 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง นำงานแก้วทั้งให้เย็นในเคชเคเตอร์จนถึงอุณหภูมิห้องจากนั้นนำซึ่งจะได้น้ำหนักหลังอบ แล้วคำนวณดังนี้

$$\text{ปริมาณเนื้อสาร(\%)} = 100m_2 / m_1$$

$$m_1 = \text{น้ำหนักสารตัวอย่างก่อนอบ ( มิลลิกรัม )}$$

$$m_2 = \text{น้ำหนักสารตัวอย่างหลังอบ ( มิลลิกรัม )}$$

$$= ( \text{น้ำหนักสารตัวอย่าง} + \text{น้ำหนักงานหลังอบ} ) - \text{น้ำหนักงาน}$$

### 3) การหาความหนืด ( Viscosity )

นำสารตัวอย่างมาปรับอุณหภูมิ 25 °C จากนั้นนำไปวัดความหนืดด้วยเครื่องวัดความหนืดแบบ Brookfield รุ่น LVT โดยเลือกหัวเข็มและปรับความเร็วให้เหมาะสม การใช้เครื่องวัดความหนืด เริ่มต้นจากการเปิดสวิทซ์ให้เข็มวัดและงานบอกสเกล หมุนประมาณ 3-4 รอบ จนเข็มคงที่ แล้วหยุดอ่านค่าบนสเกล จากนั้นนำไปคูณกับค่าเฟกเตอร์ ได้ค่าความหนืดมีหน่วยเป็นเซนติพอยส์ (centipoise) ทำการวัดซ้ำอีก 2 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย สำหรับค่าความหนืดของพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์ได้นี้ จะวัดแต่ละสูตร 2 ครั้ง โดยครั้งแรกวัดพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์ได้ และเตรียมให้มีปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 % แล้วจึงทำการวัดค่าความหนืดอีกครั้ง

4) การวัดค่าความเป็นกรด-เบส

นำสารตัวอย่างมาวัดด้วยเครื่องวัดความเป็นกรด-เบส ถ้าสารมีความหนืดสูงควรลดความหนืดด้วยน้ำกลั่นก่อน

สำหรับการหาค่า pH ของพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์นี้ จะวัดพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่มีปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 %

5) การหาระยะเวลาการแห้งผิว โดยวิธีการสัมผัส

เตรียมพอลิยูรีเทนอิมัลชันสำหรับเคลือบผิว โดยปรับให้มีค่าปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 % จากนั้นนำไปทาบนผิวไม้ที่ขัดและทำความสะอาดแล้วด้วยแปรงขนนิ่มอ่อน จับเวลาครุระยะเวลาการแห้งผิว โดยวิธีการสัมผัสด้วยนิ้วมือที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 1/2 ชั่วโมง ทำการทาที่ครั้งที่ 2 และ 3 แล้วจับเวลาเหมือนเดิม ตามลำดับ

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิจารณ์

#### 4.1 การศึกษาหาสภาวะและสารตั้งต้นที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน

จากการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน โดยขั้นแรกเตรียมพรีพอลิเมอร์ที่มีส่วนที่ชอบน้ำ นำพอลิเอทิลีนไกลคอล 400 และ 1500 1,4-บิวเทนไดออล กรดทาร์ทาริก และเมทิลเอทิลคีโตนผสมกันที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ภายใต้ก๊าซไนโตรเจน ทำการปั่นกวนที่ 400 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นลดอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส เติมโทลูอินไดไอโซไซยานาตและปั่นกวนต่ออีก 30 นาที เพิ่มอุณหภูมิเป็น 60 องศาเซลเซียส ปั่นกวนต่อไปอีก 2 ชั่วโมง จะได้พรีพอลิเมอร์ จากนั้นนำที่ผสมไตรเอทิลามีนและโคเอทิลีนไดเรอมีนมาเติม ทำการปั่นกวน 1,800 รอบต่อนาทีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนำพอลิยูรีเทนอิมัลชันมากลั่นลดความดันเพื่อเอาเมทิลเอทิลคีโตนออก พบว่าการสังเคราะห์วิธีนี้มีการกระจายตัวของพรีพอลิเมอร์ดีมาก แต่สมบัติของฟิล์มที่ได้เมื่อนำไปเคลือบไม้มีความต้านทานต่อน้ำและความมันเงาไม่ดี

ต่อมาทดลองใช้พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 แทนพอลิเอทิลีนไกลคอล 400 โดยทำการสังเคราะห์เริ่มจากนำพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 พอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 กรดทาร์ทาริกและเมทิลเอทิลคีโตนผสมกันที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสภายใต้ก๊าซไนโตรเจน ทำการปั่นกวนที่ 400 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นลดอุณหภูมิลง 50 องศาเซลเซียส ค่อยๆเติมโทลูอินไดไอโซไซยานาตและทำการทดลองต่อตามวิธีแรกจนได้พอลิยูรีเทนอิมัลชัน พบว่าการสังเคราะห์วิธีนี้ จะได้ฟิล์มที่มีสมบัติดีกว่าวิธีแรก จึงเลือกวิธีนี้ไปใช้ในการสังเคราะห์เพื่อศึกษาปัจจัยอื่นๆต่อไป

#### 4.2 การศึกษาผลของกรดทาร์ทาริกที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชัน

4.2.1 การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 จำนวน 10 กรัม พอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 จำนวน 7.5 กรัม และ 1,4-บิวเทนไดออลจำนวน 4.06 กรัม เป็นสารตั้งต้นหลัก ส่วนปริมาณโทลูอินไดไอโซไซยานาตจะเท่ากับ 1.3 เท่าของปริมาณสมมูลของสารตั้งต้นพอลิออลทั้งหมด ซึ่งสภาวะและปริมาณสารเคมีที่ใช้ตามการทดลองในหัวข้อ 3.4.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของกรดทาร์ทาริกให้อยู่ในช่วงระหว่าง 0.05-0.28 โมล/โมลของพอลิเอทิลีนไกลคอล 400 และ 1,4-บิวเทนไดออล สามารถแสดงผลได้ตามตารางที่ 4.1

จากผลที่ได้ เมื่อเพิ่มปริมาณกรดทาร์ทาริก พบว่า จะได้

พอลิยูรีเทนอิมัลชันที่มีลักษณะเหมือนนมขุ่นสีขาวขุ่น และออกเหลืองเพิ่มขึ้น ความหนืดที่ปริมาตรเนื้อสารเท่ากับ 25 % พบว่ามีค่าเพิ่มสูงขึ้น ดังกราฟรูปที่ 4.1 ระยะเวลาการแห้งผิวในการ

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้

โดยใช้ TDI, PEG 400 และ 1,4-บิวเทนไดโอดเป็นสารตั้งต้นหลักและเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทาร์ทริก ตามตารางที่ 3.1


สูตรที่	A1	A2	A3	A4
ลักษณะของพอลิยูรีเทน	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่น	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่นออก เหลืองอ่อน	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่นออก เหลืองอ่อน	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่นออก เหลืองอ่อน
ปริมาณเนื้อสาร(%)	52.10	38.25	33.43	33.59
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ 25 °C(cps)	10,600 No.4/30rpm	8,800 No.4/30rpm	12,000 No.4/30rpm	7,866 No.4/30rpm
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ปรับ ปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 % ที่ 25 °C(cps)	35 No.2/60rpm	75 No.2/60rpm	115 No.2/60rpm	155 No.2/60rpm
pH	7.79	8.27	8.60	8.53
ระยะเวลาการแห้งผิว ทาดครั้งที่ 1	8 นาที	9 นาที	9 นาที	10 นาที
2	11 นาที	11 นาที	12 นาที	11 นาที
3	13 นาที	14 นาที	14 นาที	13 นาที
ความมันเงา	1	1	1	2

หมายเหตุ

No.4/30rpm : เข้มที่ใช้วัดความหนืดเบอร์ 4 และใช้ความเร็วในการวัด 30 รอบต่อนาที

ความมันเงา : 1 = ไม่ดี      2 = ปานกลาง

3 = ดี                      4 = ดีมาก



รูปที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและปริมาณของกรดทาร์ทริก โดยใช้ TDI, PEG 400 และ 1,4-บิวเทนไดโอดอลเป็นสารตั้งต้นหลัก

ทานแต่ละสูตรใกล้เคียงกัน โดยในการทาคครั้งที่ 1 ระยะเวลาแห้งผิวประมาณ 8-10 นาทีและทาคครั้งต่อไประยะเวลาสั้นขึ้น

4.2.2 การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 จำนวน 8.1 กรัม พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 จำนวน 20.4 กรัม และ 1,4-บิวเทนไดออลจำนวน 3.15 กรัมเป็นสารตั้งต้นหลัก ส่วนปริมาณโทลูอีน ไดไอโซไซยานเนตจะเป็น 1.3 เท่าของปริมาณสมมูลของสารตั้งต้นพอลิออลทั้งหมด ซึ่งสถานะและปริมาณสารเคมีที่ใช้ตามการทดลองในหัวข้อ 3.4.2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของกรดทาร์ทริกให้อยู่ในช่วงระหว่าง 0-1.0 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล สามารถแสดงผลได้ตามตารางที่ 4.2 จากผลที่ได้

เมื่อปริมาณกรดทาร์ทริกเพิ่มขึ้น พบว่า พอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้มีลักษณะเหมือนน้ำมันที่มีผงแป้งสีขาวและออกเหลืองเพิ่มขึ้น เกิดเป็นก้อนคล้ายขุ่น ความหนืดของพอลิยูรีเทนที่มีปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 % มีค่าสูงขึ้น ดังกราฟรูปที่ 4.2 ระยะเวลาการแห้งผิว ในแต่ละสูตรมีค่าใกล้เคียงกัน โดยในการทาคครั้งที่ 1 ระยะเวลาแห้งผิวประมาณ 9-10 นาทีและทาคครั้งต่อไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

#### 4.2.3 ผลของกรดทาร์ทริกที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชัน

จากผลการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชันทั้งสองวิธี ให้สมบัติคล้ายกันดังนี้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของกรดทาร์ทริก พบว่า ความหนืดของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่มีปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 % มีค่าเพิ่มขึ้นเหมือนกัน เมื่อเพิ่มปริมาณของกรดทาร์ทริก ระยะเวลาแห้งผิวมีค่าใกล้เคียงกัน

#### 4.3 การศึกษาผลของพอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 ที่มีต่อคุณสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชัน


การศึกษาผลของพอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 โดยในการสังเคราะห์ใช้พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 จำนวน 20.4 กรัม กรดทาร์ทริก 2.7 กรัม และ 1,4-บิวเทนไดออล 3.15 กรัม ส่วนปริมาณของโทลูอีน ไดไอโซไซยานเนตจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนของพอลิออลทั้งหมด ซึ่งสถานะและปริมาณสารเคมีที่ใช้ตามการทดลองในข้อ 3.4.2.2 เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณพอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 เท่ากับ 0.03-0.12 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล ผลการทดสอบที่ได้ตามตารางที่ 4.3

จากผลที่ได้ เมื่อลดปริมาณพอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 พบว่าลักษณะของพอลิยูรีเทนอิมัลชันเหมือนน้ำมันสีขาวขุ่นออกเหลืองใกล้เคียงกัน ความหนืดของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่มีปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 % มีค่าลดลง ดังกราฟรูปที่ 4.3 ส่วนระยะเวลาแห้งผิวเร็วขึ้น

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้

โดยใช้ TDI, พอลิเอสเทอร์พอลิโออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดโอดเป็นสารตั้งต้นหลัก และเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทาร์ทริก ตามตารางที่ 3.2


สูตรที่	B2	B3	B4	B6
ลักษณะของพอลิยูรีเทน	เหมือนน้ำมันมี ผงแปงเล็กน้อย สีขาวขุ่น	เหมือนน้ำมัน สี ขาวขุ่นออก เหลืองอ่อน	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่นออก เหลือง ทิ้งไว้ เกิดเป็นก้อน คล้ายวุ้น	เหมือนนมข้นสี ขาวขุ่นออก เหลือง ทิ้งไว้ วันเกิดเป็นก้อน คล้ายวุ้น มีกรด ทาร์ทริกไม่ ละลายปนอยู่
ปริมาณเนื้อสาร(%)	31.22	33.61	33.31	27.37
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ 25 °C(cps)	195 No.2/30rpm	130 No.2/30rpm	14,400 No.4/30rpm	10,200 No.4/30rpm
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ปรับ ปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25% ที่ 25 °C(cps)	30 No.2/60rpm	30 No.2/60	1,960 No.3/30	3,360 No.3/30rpm
pH	7.85	8.75	8.91	8.91
ระยะเวลาการแห้งผิว				
ทาครั้งที่ 1	9 นาที	11 นาที	12 นาที	10 นาที
2	10 นาที	13 นาที	12 นาที	13 นาที
3	13 นาที	14 นาที	13 นาที	14 นาที
ความมันเงา	2	2	2	1



รูปที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและปริมาณของกรดทาร์ทริก โดยใช้ TDI, พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล เป็นสารตั้งต้นหลัก

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้  
เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณ PEG 1500 ตามตารางที่ 3.3

สูตรที่	B3	C1	C2	C3
ลักษณะของพอลิยูรีเทน	เหมือนน้ำมัน สีขาวขุ่นออก เหลืองอ่อนมาก	เหมือนน้ำมัน สีขาวขุ่นออก เหลือง	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่นออก เหลือง	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่นออก เหลือง
ปริมาณเนื้อสาร(%)	33.31	33.31	34.19	43.48
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ 25 °C(cps)	14,400 No.2/30rpm	150 No.2/30rpm	90 No.2/30rpm	5,100 No.4/30rpm
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ปรับ ปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 % ที่ 25 °C(cps)	30 No.2/60rpm	22.5 No.2/60rpm	17.5 No.2/60rpm	12.5 No.2/60rpm
pH	8.75	8.83	8.54	8.91
ระยะเวลาการแห้งผิว ทาดครั้งที่ 1	11 นาที	12 นาที	10 นาที	6 นาที
2	13 นาที	12 นาที	12 นาที	5 นาที
3	14 นาที	14 นาที	14 นาที	9 นาที
ความมันเงา	2	2	2	3



รูปที่ 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและปริมาณของ PEG1500 โดยใช้ปริมาณ TDI, พอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล เป็นสารตั้งต้น

#### 4.4 การศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000:1,4-บิวเทนไดออลที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชัน

4.4.1 การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน โดยใช้ปริมาณของกรดทาร์ทริก 0.4 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออล และพอลิเอทิลีนไกลคอล1500เท่ากับ 0.09 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออล เป็นสารตั้งต้นหลัก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงปริมาณของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออล สภาวะและปริมาณสารเคมีที่ใช้ตามการทดลองในข้อ 3.4.2.3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000:1,4-บิวเทนไดออล 0.02:0.07-0.005:0.085(ปริมาณสมมูลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000:ปริมาณสมมูลของ1,4-บิวเทนไดออล) ได้ผลตามตารางที่ 4.4.1

จากผลที่ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของ1,4-บิวเทนไดออลเพิ่มขึ้น พบว่า ลักษณะของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้เหมือนนมข้นสีขาวขุ่นออกเหลือง และสูตร D2 (ใช้ปริมาณพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000 จำนวน 10.2 กรัม และ1,4-บิวเทนไดออล 3.60 กรัม) กับสูตร D3 (ใช้พอลิเอสเทอร์พอลิออล2000 จำนวน 5.1 กรัมและ1,4-บิวเทนไดออล 3.83 กรัม) เมื่อทิ้งไว้จะเกิดเป็นก้อนคล้ายวุ้น ความหนืดของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ยังไม่ได้ปรับปริมาณเนื้อสารและปรับปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 % จะมีค่าความหนืดสูงขึ้น จนถึงสูตร D3 ความหนืดจะมีค่าต่ำลงมาและมีค่าปริมาณเนื้อสารต่ำด้วย ระยะเวลาแห้งผัวจะเร็วขึ้น ความมันเงาปานกลางใกล้เคียงกัน

4.4.2 การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน โดยจะใช้ปริมาณของกรดทาร์ทริก 0.4 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออลและพอลิเอทิลีนไกลคอล1500 จำนวน 0.06 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออล ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงปริมาณของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-bucane diol เป็นสารตั้งต้นหลัก สภาวะและปริมาณสารเคมีที่ใช้ตามการทดลองในข้อ 3.4.2.3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000:1,4-บิวเทนไดออล 0.02:0.07-0.005:0.085(ปริมาณสมมูลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000 :ปริมาณสมมูลของ1,4-บิวเทนไดออล) ได้ผลดังตารางที่ 4.4.2

จากผลที่ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน โดยใช้ปริมาณ1,4-บิวเทนไดออลเพิ่มขึ้น พบว่าให้สมบัติคล้ายกับพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่สังเคราะห์จากเมื่อใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล1500 ปริมาณ 0.09 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออล

ตารางที่ 4.4.1 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้

เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิโออล 2000 : 1,4-บิวเทน ไดออล

โดยใช้ PEG 1500 0.09 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิโออล 2000 และ 1,4-บิวเทน ไดออล

ตามตารางที่ 3.4

สูตรที่	C1	D1	D2	D3
ลักษณะของพอลิยูรีเทน	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่นออก เหลือง	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่นออก เหลืองอ่อน	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่นออก เหลืองทิ้งไว้ 2 วันเกิดเป็นก้อน คล้ายวัน	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่น ทิ้งไว้ 1 วันเกิดเป็น ก้อนคล้ายวัน
ปริมาณเนื้อสาร(%)	33.31	25.10	29.20	18.04
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ 25 °C(cps)	150 No.2/30rpm	600 No.4/30rpm	6,400 No.4/30rpm	420 No.2/30rpm
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ปรับ ปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 % ที่ 25 °C(cps)	22.5 No.2/60rpm	395 No.2/60rpm	1,340 No.3/60rpm	-
pH	8.83	9.12	8.51	9.08
ระยะเวลาการแห้งผิว ทาดครั้งที่ 1	12 นาที	11 นาที	9 นาที	6 นาที
2	12 นาที	12 นาที	10 นาที	7 นาที
3	14 นาที	13 นาที	10 นาที	9 นาที
ความมันเงา	2	2	2	2

ตารางที่ 4.4.2 แสดงผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้

เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000:1,4-บิวเทนไดออล

โดยใช้ PEG 1500 0.06 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล

ตามตารางที่ 3.5

สูตรที่	C2	E1	E2	E3
ลักษณะของพอลิยูรีเทน	เหมือนน้ำมันมี ผงแป้งเล็กน้อย สีขาวขุ่นออก เหลืองอ่อน	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่นออก เหลืองอ่อน	เหมือนนมข้นมี ผงแป้งเล็กน้อย สีขาวขุ่นออก เหลืองอ่อน	เหมือนนมข้น สีขาวขุ่นออก เหลืองอ่อน
ปริมาณเนื้อสาร(%)	34.19	27.69	28.28	19.65
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ 25 °C(cps)	90 No.2/30rpm	920 No.4/30rpm	5,000 No.4/30rpm	310 No.2/30rpm
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ปรับ ปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 % ที่ 25 °C(cps)	17.5 No.2/60rpm	215 No.2/60rpm	1,600 No.2/60rpm	-
pH	8.54	9.20	8.68	9.01
ระยะเวลาการแห้งผิว ทาครั้งที่ 1	10 นาที	10 นาที	9 นาที	8 นาที
2	12 นาที	9 นาที	10 นาที	6 นาที
3	14 นาที	8 นาที	10 นาที	10 นาที
ความมันเงา	2	2	2	2

#### 4.4.3 อัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000:1,4-บิวเทนไดออลที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชัน

จากการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนทั้งสองวิธีให้สมบัติคล้ายกัน ดังนี้

เมื่อมีการเพิ่มปริมาณ1,4-บิวเทนไดออล พบว่า ความหนืดของพอลิยูรีเทนที่ไม่ได้ปรับและปรับปริมาตรเนื้อสารเท่ากับ 25 % จะมีค่าสูงขึ้น จนถึงสูตรที่มีอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000:1,4-บิวเทนไดออล เท่ากับ 0.005:0.085 จะมีค่าต่ำลงและมีปริมาตรเนื้อสารต่ำด้วย จะให้พอลิยูรีเทนที่มีระยะเวลาการแห้งผิวเร็วขึ้นและฟิล์มมีความมันเงาปานกลางใกล้เคียงกัน

#### 4.5 การศึกษาผลของชนิดไดออลที่มีต่อสมบัติพอลิยูรีเทนอิมัลชัน

การศึกษาผลของชนิดไดออลโดยการสังเคราะห์จะใช้โทลูอินไดไอโซไซยานต 12.83 กรัม พอลิเอสเทอร์พอลิออล2000 จำนวน 10.2 กรัมและพอลิเอทิลีนไกลคอล1500 จำนวน 4.05 กรัม เป็นสารตั้งต้นหลัก ซึ่งปริมาณของกรดทาร์ทริก 0.2 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000 และ1,4-บิวเทนไดออล ปริมาณของพอลิเอทิลีนไกลคอล1500 เท่ากับ 0.06 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000และ1,4-บิวเทนไดออล และอัตราส่วนพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000ต่อ1,4-บิวเทนไดออล เท่ากับ 0.01:0.008(ปริมาณสมมูลของพอลิเอสเทอร์พอลิออล2000:ปริมาณสมมูลของ1,4-บิวเทนไดออล) ซึ่งสภาวะและปริมาณสารเคมีที่ใช้ตามการทดลองในหัวข้อ 3.4.2.4 ชนิดของไดออลที่ใช้ ได้แก่ 1,4-บิวเทนไดออล พรอพิลีนไกลคอล เอทิลีนไกลคอล ตามลำดับ ผลการทดสอบที่ได้ตามตารางที่ 4.5

จากผลที่ได้ เมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดของไดออล พบว่าลักษณะของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ได้ทั้ง 3 สูตร เหมือนนมข้น มีผงแป้งเล็กน้อย ซึ่งจะมีปริมาณเนื้อสารเรียงจากน้อยไปมาก ดังนี้

1,4-บิวเทนไดออล < พรอพิลีนไกลคอล < เอทิลีนไกลคอล

ความหนืดของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่ปรับปริมาตรเนื้อสารเท่ากับ 25 % แล้วเรียงจากน้อยไปมาก ดังนี้

เอทิลีนไกลคอล < พรอพิลีนไกลคอล < 1,4-บิวเทนไดออล

ระยะเวลาแห้งผิว พบว่า 1,4-บิวเทนไดออลใช้เวลานานกว่าพรอพิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอล ส่วนความมันเงา พบว่า 1,4-บิวเทนไดออลกับพรอพิลีนไกลคอลมีความมันเงาดีกว่าเอทิลีนไกลคอล

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนอีพ็อกซีที่ได้

เมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดของไดออล โดยใช้ 1,4-บิวเทนไดออล พรอพิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล ตามตารางที่ 3.6

สูตรที่	F1	F2	F3
ลักษณะของพอลิยูรีเทน	เหมือนนมข้นมีผง แป้งเล็กน้อย สีขาวขุ่น	เหมือนนมข้น มีผง แป้งเล็กน้อยสีขาว ขุ่นออกเหลือง	เหมือนนมข้น มีผง แป้งน้อยมาก สีขาวขุ่น
ปริมาณเนื้อสาร(%)	31.64	36.70	39.70
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ 25 °C(cps)	2,400 No.4/30rpm	400 No.4/30rpm	1,900 No.4/30rpm
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ปรับ ปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 25 % ที่ 25 °C(cps)	210 No.2/60rpm	17.5 No.2/60rpm	20 No.2/60rpm
pH	8.20	7.88	7.95
ระยะเวลาการแห้งผิว ทาครั้งที่ 1	6 นาที	4 นาที	4 นาที
2	8 นาที	7 นาที	5 นาที
3	10 นาที	7 นาที	12 นาที
ความมันเงา	3	3	2

#### 4.6 การศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนสูตรน้ำทางการค้า

การศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนสูตรน้ำโดยนำไปทดสอบสมบัติเช่นเดียวกับพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่สังเคราะห์ได้ ผลที่ได้สามารถแสดงดังตารางที่ 4.6

จากผลที่ได้พบว่า พอลิยูรีเทนสูตรน้ำมีลักษณะเหมือนสารละลายสีส้ม มีปริมาณเนื้อสารเท่ากับ 34.2 % แต่ความหนืดมีค่าต่ำมากเท่ากับ 40 เซนติพอยส์ มีระยะเวลาแห้งตัวที่เร็ว ความมันเงาดี ความต้านทานต่อน้ำดี

#### 4.7 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่สังเคราะห์ได้กับพอลิยูรีเทนสูตรน้ำทางการค้า

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่สังเคราะห์ได้ กับที่ใช้ในเชิงการค้าพบว่า สเปกตรัมที่ได้จากเครื่องอินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์มีลักษณะคล้ายกันเป็นบางส่วนดังผลของเส้นพีกตัวอย่างในรูปที่ 1, 2 และ 3 ในภาคผนวก

ตำแหน่งพีกที่เกิดขึ้นใกล้เคียงและมีลักษณะคล้ายกัน ได้แก่

เกิดพีกประมาณ  $3300 - 3350 \text{ cm}^{-1}$  แสดงว่ามีหมู่ไฮดรอกซิล

เกิดพีกที่ประมาณ  $1700-1750 \text{ cm}^{-1}$  แสดงว่ามีหมู่คาร์บอนิล

เกิดพีกที่ประมาณ  $1100-1120, 1220-1240 \text{ cm}^{-1}$  แสดงว่ามีหมู่อีเทอร์

ส่วนพีกของที่เกิดจากการยึดของ  $-N-H$  จะเห็นไม่ชัดเนื่องจากเกิดการบังของพีกที่เกิดจากการยึดของ  $-O-H$

ส่วนที่มีลักษณะแตกต่างกัน คือ ส่วนที่มีความถี่ช่วง  $700-900 \text{ cm}^{-1}$

ตารางที่ 4.6 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติของพอลิยูรีเทนสูตรน้ำทางการค้า

สูตรที่	พอลิยูรีเทนสูตรน้ำทางการค้า
ลักษณะของพอลิยูรีเทน	เหมือนสารละลาย สีส้มออกใส
ปริมาณเนื้อสาร(%)	34.2
ความหนืดของสารตัวอย่างที่ 25 °C (cps)	40 No.2/30rpm
ความหนืดของสาร ตัวอย่างที่ปรับ ปริมาณเนื้อสารเท่ากับ25%ที่ 25 C(cps)	12.5 No.2/60rpm
pH	8.07
ระยะเวลาการแห้งผิว	
ครั้งที่ 1	5 นาที
2	4 นาที
3	4 นาที
ความมันเงา	4

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

##### 5.1.1 การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน

การทดลองหาสภาวะและสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชัน โดยอาศัยกระบวนการเตรียมพรีพอลิเมอร์ และใช้สารที่ให้ส่วนที่ชอบน้ำ 2 ชนิดด้วยกันคือกรดทาร์ทาริก และพอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 ได้วิธีการที่เหมาะสม ดังนี้

ขั้นแรก เตรียมพรีพอลิเมอร์ที่มีส่วนที่ชอบน้ำ จากการนำพอลิเอสเทอร์พอลิโออล 2000 พอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 1,4-บิวเทนไดออล กรดทาร์ทาริก และเมทิลเอทิลคีโตนผสมกันที่อุณหภูมิ  $60^{\circ}\text{C}$  ภายใต้ก๊าซไนโตรเจน ทำการปั่นกวน 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นลดอุณหภูมิลงที่  $50^{\circ}\text{C}$  ค่อยๆเติม TDI และทำการปั่นกวนต่ออีก 30 นาที เพิ่มอุณหภูมิเป็น  $60^{\circ}\text{C}$  แล้วทำการปั่นกวนต่อไปอีก 2 ชั่วโมง จะได้พรีพอลิเมอร์ที่มีหมู่ไอโซไซยานาตเหลืออยู่เล็กน้อย จากนั้นนำน้ำที่ผสมไตรเอทิลามีนและโคเอทิลีนไดรเอมีนมาเติม ทำการปั่นกวนด้วยความเร็ว 1,800 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ  $30^{\circ}\text{C}$  หลังจากนั้นนำพอลิยูรีเทนอิมัลชันมาถลันแบบลดความดัน เพื่อเอาเมทิลเอทิลคีโตนออก

จากผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่สังเคราะห์ได้ พบว่า ปริมาณสารตั้งต้นที่เหมาะสมในการเตรียมพอลิยูรีเทนอิมัลชัน จะต้องใช้ปริมาณกรดทาร์ทาริก 0.2 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิโออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล พอลิเอทิลีนไกลคอล 1500 0.06 โมล/โมลของพอลิเอสเทอร์พอลิโออล 2000 และ 1,4-บิวเทนไดออล และอัตราส่วนระหว่างพอลิเอสเทอร์พอลิโออล ต่อ 1,4-บิวเทนไดออลควรอยู่ระหว่าง 0.01:0.08 โดยปริมาณสมมูล โดยที่จะต้องม้อัตราส่วนระหว่างโทลูอินไดไอโซไซยานาตต่อพอลิโออลทั้งหมดที่ใช้เตรียมพรีพอลิเมอร์เท่ากับ 1.3 โดยปริมาณสมมูล

##### 5.1.2 สมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่สังเคราะห์ได้

จากผลการทดลอง พบว่า สมบัติของพอลิยูรีเทนอิมัลชันที่สังเคราะห์ได้ มีสมบัติค่อนข้างดี เช่น ความมันเงา ระยะเวลาแห้งผิว ความเสถียรในการเก็บ และลักษณะอิมัลชันที่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับพอลิยูรีเทนสูตรน้ำในทางการค้า พบว่า มีสมบัติดีกว่าพอลิยูรีเทนสูตรน้ำในทางการค้าเล็กน้อย

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ควรทำการตรวจสอบหาค่าเปอร์เซ็นต์ของหมู่ไอโซไซยานาต(%NCO)ในสารประกอบไอโซไซยานาตและค่าจำนวนหมู่ไฮดรอกซิล(OH number)ในสารประกอบที่มีหมู่ไฮดรอกซิล เพื่อนำมาคำนวณหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสังเคราะห์


2. ควรกำจัดน้ำที่ปนอยู่ในสารประกอบที่มีหมู่ไฮดรอกซิลก่อนนำไปใช้

3. ควรทดลองใช้สารที่ให้หมู่ที่ชอบน้ำที่เหมาะสมแทนกรดทาร์ทริก เพื่อสังเคราะห์พอลิยูรีเทนอิมัลชันให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น


4. ผู้ทำการทดลองควรใช้อุปกรณ์ป้องกันในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

5. ควรศึกษาและค้นคว้า เพื่อพัฒนาโครงการงานพิเศษนี้ต่อไปในเชิงอุตสาหกรรม


**ภาคผนวก**



รูปที่ [1] แสดงอินฟราเรดสเปกตรัมของพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์ได้ โดยใช้พอลิโออลคือ PEG 1500 และ PEG 400 (เตรียมเป็นแผ่นฟิล์ม)



รูปที่ [2] แสดงอินฟราเรดสเปกตรัมของพอลิเอทรีเทินที่สังเคราะห์ได้ โดยใช้พอลิเอทรีเทินคือ PEG 1500 และ Polyester polyol (เตรียมเป็นแผ่นฟิล์ม)



รูปที่ [3] แสดงอินฟราเรดสเปกตรัมของพอลิยูรีเทนสูตรน้ำทางการค้า (เตรียมเป็นแผ่นฟิล์ม)



THAI POLYURETHANE INDUSTRY CO.,LTD.

## Raypol<sup>®</sup> XPS 001/94

---

Raypol XPS 001/94 is a 2,000 molecular weight experimental polyester product designed primarily for production of microcellular shoe sole.

### APPLICATIONS

Polyurethane elastomers for microcellular high quality shoe sole with excellent mechanical and chemical properties.

### TYPICAL PROPERTIES

Hydroxyl Number	mg KOH/g	52-58
Acid Number	(Max) mg KOH/g	1
Viscosity	Brookfield, cps 40°C	2,200-3,800
Water	(Max), %	0.05
Color	(Max), %	125

### STORAGE AND HANDLING

Raypol XPS 001/94 polyol is hygroscopic, and dry nitrogen or low dew point air is recommended for tank padding. Drums should be kept tightly closed to prevent contamination. The recommended storage temperature is 20-25°C and the handling temperature of 40-50°C.

### TOXICOLOGICAL PROPERTIES

Raypol XPS 001/94 polyol have not been specifically evaluated for their toxicological properties. However, the similarity of the product to others, about which health hazard data is available, provides assurance that they represent minimum hazard. Polyols are low to very low in acute oral toxicity. Because of their low vapor pressure, polyols present no significant inhalation hazard. These materials generally are not irritants to the skin, but can cause mild irritation to the eyes.

**NOTICE :** The information presented herein, while not guarantee, is to the best of our knowledge true and accurate. No warranty or guarantee express or implied is made regarding the performance or stability of any product, since the manner of use and conditions of storage and handling are beyond our control.

## เอกสารอ้างอิง

1. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์สารเป็นพิษฝ่ายจัดการสารพิษ คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน้า 19-24 โรงพิมพ์การศาสนา กรุงเทพมหานคร.
2. ชิดชนก มิตรอุปถัมภ์ คารณี เล็กรัมย์ และบุญฉวี ศรีหมอก “การประยุกต์ใช้พอลิยูรีเทนในการทำวัสดุเคลือบถังก๊าซ” โครงการพิเศษ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2535.
3. Snider, O. E. and Richardson, R. J. Encyclopedia of Polymer Science and Technology Vol.11 pp. 506-526, Allied Chemical Corporation, 1969.
4. George, W. in The ICI Polyurethane Book, 1st ed., pp. 1-8, 291-294, ICI Polyurethane and John Wiley & Son, New York, 1997.
5. Gunter, O. in Polyurethane Handbook, pp. 7-26, Hanser Publishers, New York, 1985.
6. Gunter, O. in Polyurethane Handbook, 2nd ed., pp. 11-47, Hanser Publishers, New York, 1993.
7. Pual, S. in Surface Coating Science and Technology, pp. 261-285, 586-591, Wiley Interscience Publishers, New York, 1985.
8. Dieterich, D., Keberle, W. and Witt, H., “Polyurethane Ionomers, A New Class of Block Polymers” Angew. Chem. Internat. Edit., 9(40), (1970) : 40-50.
9. Manock, H. “TMXDI-Based Anionic Polyurethane Dispersions” Surface Coating International, 9(1993) : 348-352.
10. Byung, K. K. and Tae, K. K., “Aqueous Dispersion of Polyurethane from H<sub>12</sub>MDI, PTAd / PPG, and DMPA : Particle Size of Dispersion and Physical Properties of Emulsion Cast Films” J. Applied Polymer Science, 43(1991) : 393-398.
11. Satgure, R., McMahon, J., Padget, J. C. and Coogan, R. G., “Aqueous Polyurethane Polymer Colloidal. Morphological and Application Characteristics” J. Coating Technology, 66(830), (1994) : 47-55.
12. Davies, W. D. Some Property Aspects of Aqueous Polyurethane Ionomer Dispersion in Additive for Water-based Coating, (Karsa, D.R. ed.), pp. 180-209. Harcross(UK) Limit, Manchester, 1988.

13. Hanges, Jr. D. G. "Aqueous Colloidal Dispersions of Tertiary Amine Salts of Urea-Urethane Polymer and Method for Manufacture" U. S. Pat. 4, 203, 883(1980).
14. Coogan, R. G. "Aqueous Dispersion" U. S. Pat. 4, 927, 876(1990).
15. Hepburn, C. in Polyurethane Elastomer, 2nd ed., pp. 36-50, Elsevier Science Publishers, London, 1991.