

การศึกษากำลังรับแรงอัดของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส
ภายใต้แรงกดอัดในแนวแกน

A study of compressive strength of steel square hollow section column filled
with cellular lightweight concrete



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2562

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

A study of compressive strength of steel square hollow section column filled
with cellular lightweight concrete



A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2019

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



หัวข้อวิทยานิพนธ์

การดำเนินโครงการวิจัย เรื่องการศึกษากำลังรับแรงอัดของเสาสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสภายใต้แรงกดอัดใน
แนวแกน

นักศึกษา

นายเฉลิมเกียรติ อยู่สุข	รหัสประจำตัว 60015008
นายมนัญชัย ดิสถาพร	รหัสประจำตัว 60015037
นายอดิเทพ ทัพโห่ง	รหัสประจำตัว 60015054

ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และ IV ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พ.ศ. 2562

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร

ผศ.ดร.อำพน จรัสจรวงเกียรติ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการทดสอบในส่วนการตอบสนองทางโครงสร้างและลักษณะการวิบัติของเสาท่อนเหลี่ยมหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสภายใต้แรงกดอัดในแนวแกน และเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดสูงสุดของเสาที่ทดสอบได้กับสมการออกแบบเสาเชิงประกอบเพื่อศึกษาความเหมาะสมของสมการ โดยตัวแปรหลักที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วยกำลังรับแรงอัดสูงสุดของคอนกรีตและความหนาของเหล็ก และเสาหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25 x 25 mm. หนา 1.2 mm. มีความสูง 5 ระดับ 196 cm , 163 cm , 131 cm , 98 cm และ 65 cm แต่ละความสูงจะตัดจำนวน 4 ท่อน โดยจะแบ่ง 2 ท่อนนำไปชุบสีกันสนิมและอีก 2 ท่อนไม่ชุบสีกันสนิม รวมจำนวน 20 ท่อน โดยการหาสัดส่วนที่เหมาะสมจากปัจจัยหลัก 3 อย่าง ได้แก่ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.40 อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 1.50 และปริมาณโพลีเมอร์ 30 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร

Thesis	A study of compressive strength of steel square hollow section column filled with cellular lightweight concrete		
Student	Mr. Chalormkieat	Yoosook	Student ID. 60015008
	Mr. Mananchai	Disathaporn	Student ID. 60015037
	Mr. Adithep	Thaphong	Student ID. 60015054
Degree	Bachelor of Engineering		
Program	Civil Engineering		
Year	2019		
Thesis Advisor	Asst.Prof.Dr.Arthit	Petchsasithon	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ABSTRACT

The objective of this article is to present the test results in terms of structural response and failure characteristics of steel pipe columns, square cross-sections, cellular aerated concrete under axial compression. And compare the maximum compressive strength of the tested column with the composite pole design equation to study the suitability of the equation. The main parameters used in this study consist of the maximum compressive strength of Concrete and steel thickness and the square pillar cross-section size 25 x 25 mm., Thickness 1.2 mm. There are 5 levels of height 196 cm, 163 cm, 131 cm, 98 cm, and 65 cm. Each height will cut 4 pieces by dividing the 2 pieces to be plated. Rust-proof paint and the other 2 pieces do not coat rust-proof paint sum of 20 pieces by finding the suitable proportion from 3 main factors which are water-cement ratio 0.40, sand-cement ratio 1.50 and foam volume 30 percent by volume

กิตติกรรมประกาศ

การดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการศึกษากำลังรับแรงอัดของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าภายใต้แรงกดอัดในแนวแกน (A study of compressive strength of steel square hollow section column filled with cellular lightweight concrete) ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ ผศ.ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.อำพน จรัสจรัสเกียรติ และ รศ. สุวัฒน์ ธิเรชรัฐ ที่ได้ช่วยเหลือในการให้คำแนะนำการดำเนินโครงการวิจัย

ขอขอบคุณ คุณสมบัติ คุณมานิตย์ คุณเจี๊ยบ ที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการทดลอง และอำนวยความสะดวกในเรื่องมือในหอปฏิบัติการ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณในความ อนุเคราะห์ของสถานที่วิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่งของข้าพเจ้า ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

นายเฉลิมเกียรติ อยู่สุข

นายมนัญชัย ดิสถาวร

นายอดิเทพ ทัพโห่ง



	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และ **VI** ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2	วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
1.3	ขอบเขตการศึกษา.....	3
1.4	วิธีการศึกษา.....	3
1.5	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
บทที่ 2	ปรีทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1	คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (CLC).....	5
2.2	การทดสอบกำลังรับแรงอัด.....	5
2.3	การทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงของเหล็กgrupพรรณ (Tension test of steel plate)...	7
2.4	การทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (Cellular Lightweight Concrete หรือ CLC).....	9
2.4.1	ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด.....	9
2.4.1.1	ความสัมพันธ์ภายใต้แรงกระทำสถิต.....	9
2.4.1.2	โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า.....	10
2.5	การหาราคาต้นทุนคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า.....	11
บทที่ 3	วิธีดำเนินการวิจัย.....	13
3.1	การออกแบบการทดลอง.....	13
3.2	การออกแบบส่วนผสม.....	13
3.3	วิธีการผลิตและการทดสอบคอนกรีตมวลเบา.....	15
3.3.1	วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ.....	15
3.3.1.1	วัสดุที่ใช้.....	15
3.3.1.2	อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัย.....	16
3.3.2	ขั้นตอนการผสมคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า.....	17

สารบัญ(ต่อ)

		หน้า
3.3.3	การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า.....	19
3.3.3.1	การทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน.....	19
3.3.4	การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตแบบเซลลูล่า (CLC).....	21
3.3.4.1	การทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตแบบเซลลูล่า.....	21
3.3.5	การทดสอบคุณสมบัติของเหล็กกล่อง.....	22
3.3.5.1	การทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กgrupพรรณ.....	22
3.3.6	การทดสอบคุณสมบัติของเหล็กกล่องกรอกCLC.....	24
3.3.6.1	การทดสอบกำลังรับแรงอัดของเหล็กกล่องกรอกCLC.....	24

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา **viii**ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.7 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของเหล็กกล่องไม่กรอกCLC.....	24
4.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 7 และ 28 วัน.....	26
4.1.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วัน (Compressive Strength).....	26
4.1.2 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน (Compressive Strength).....	28
4.2 ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 7 และ 28 วัน.....	29
4.2.1 ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 7 วัน.....	29
4.2.2 ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 28 วัน.....	30
4.3 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กรูปพรรณ.....	32
4.4 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 21 วัน แบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม.....	33
4.4.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 21 วัน แบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม.....	33
บทที่ 5 สรุป.....	35
5.1 สรุปผล.....	35
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	37
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน.....	37
บรรณานุกรม.....	38
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 5 x 5 x 5 cm. ที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า.....	38
ภาคผนวก ข. ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่ารูปทรงกระบอกที่อายุ 7 และ 28 วัน.....	41
สารบัญ(ต่อ)	
ภาคผนวก ค. ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กรูปพรรณ.....	45
ภาคผนวก ง. ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 21 วัน แบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม.....	48

หน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และIXต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ราคาต้นทุนส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส.....	12
3.1 ขอบเขตของข้อมูลที่นำมาใช้ในการทดลอง.....	13
3.2 อัตราส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร.....	15
3.3 อายุของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้.....	20
4.1 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตร ที่อายุ 7 วัน.....	26
4.2 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตร ที่อายุ 28 วัน.....	28
4.3 โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุ 7 วัน.....	30
4.4 โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุ 28 วัน.....	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิด

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และ x ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.5 กำลังรับแรงดึงของตัวอย่างทดสอบเหล็กรูปพรรณ.....	33
4.6 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตรหนา 1.2 มิลลิเมตร กรอก คอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม.....	34
5.1 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตรหนา 1.2 มิลลิเมตร กรอก คอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม.....	36



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แนวโน้มของกำลังรับแรงอัดที่เวลาและความหนาแน่นต่างกัน.....	6
2.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดกับปริมาณซูปเปอร์พลาสติกไซเซอร์ (%).....	7
2.3 การทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงของเหล็กรูปพรรณ.....	8
2.4 ตัวอย่างกราฟการดึงเหล็ก.....	9
2.5 แสดงความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดภายใต้แรงอัดที่กระทำแบบสถิต.....	10
2.6 แสดงความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดเฉพาะจุดหรือเฉพาะช่วงแคบๆ.....	11
3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1.....	15
3.2 น้ำสะอาด.....	15
3.3 มวลรวมละเอียด.....	16
3.4 น้ำยาผลิตฟองโฟม.....	16

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และ XI ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 เครื่องผสมคอนกรีต (Mixer).....	16
3.6 ปั่นลม.....	16
3.7 ปั่นน้ำ.....	17
3.8 ปั่นฉีดฟองโฟม.....	17
3.9 หลอดแก้วสำหรับตวงน้ำ.....	17
3.10 เครื่องชั่ง.....	17
3.11 ตะแกรงร่อนทราย.....	17
3.12 แบบหล่อทรงลูกบาศก์.....	17
3.13 ฟองโฟมที่ใช้ในการผสม.....	19
3.14 ส่วนผสมที่เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน.....	19
3.15 กรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า.....	19
3.16 ปาดให้เรียบและเสมอขอบ.....	19
3.17 การบ่มในน้ำ.....	19
3.18 การบ่มแบบแล็บซิลหัวท้ายเหล็ก.....	19
3.19 เครื่องทดสอบ.....	20
3.20 ลักษณะตัวอย่างการวิบัติ.....	20
3.21 แคปหัวด้วยกำมะถัน.....	21
3.22 ทำการติดตั้งอุปกรณ์.....	21
3.23 เครื่องทดสอบ.....	22
3.24 ลักษณะตัวอย่างการวิบัติ.....	22

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.25 เครื่องทดสอบ.....	22
3.26 ลักษณะตัวอย่างการวิบัติ.....	22
3.27 เพื่อเปรียบเทียบ ระหว่างซุบสีกันสนิมกับไม่ซุบสีกันสนิม.....	24
3.28 เพื่อเปรียบเทียบ ระหว่างกรอก CLC กับไม่กรอก CLC.....	25
4.1 กราฟแสดงอัตราส่วนผสมต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุครบ 7 วัน...	27
4.2 เนื้อภายในคอนกรีตมวลเบาจะมีฟองอากาศแทรกอยู่.....	28
4.3 กราฟแสดงอัตราส่วนผสมต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุครบ 28 วัน	29
4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างอายุ 7 วัน.....	30
4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 1 อายุ 28 วัน.....	31
4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 2 อายุ 28 วัน.....	31

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา **xii**ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 1.....	32
4.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 2.....	32
4.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 3.....	33
4.10 กราฟแสดงอัตราส่วนความชะลูดต่อกำลังรับแรงอัดของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตรหนา 1.2 มิลลิเมตร กรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบซุบสีกันสนิมและไม่ซุบสีกันสนิมที่อายุครบ 21 วัน.....	34



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ปัจจุบันปัญหาหลักปัญหาหนึ่งในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่คือใช้ระยะเวลา ก่อสร้างมาก และทำให้ต้นทุนมีราคาสูงเนื่องจากต้องดำเนินงานเป็นลำดับ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตั้งไม้แบบ และค้ำยัน ผูกเหล็กเสริมเทคอนกรีต และรอให้คอนกรีตแข็งตัวจนมีกำลังเพียงพอจึงทำการถอดแบบซึ่งการ ก่อสร้างลักษณะนี้มักใช้ระยะเวลาก่อสร้างมากและทำให้ต้นทุนมีราคาสูง โดยเฉพาะระหว่างขั้นตอนการ เท คอนกรีตและถอดแบบหล่อคอนกรีต นอกจากนั้นการก่อสร้างดังกล่าวมักสิ้นเปลืองวัสดุและแรงงานมากกว่า รวมทั้ง ต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือค่อนข้างสูง ไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดปัญหา อื่น ๆ ตามมา เช่น แบบหล่อไม่ได้ขนาด ตามที่กำหนด แบบร้าว และแบบแตก ทำให้คอนกรีตไหลออกในขั้นตอนการเท เป็นต้น ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่าย และเวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกัน ในด้าน ราคาและความรวดเร็วในการดำเนินการ จากปัญหาที่กล่าวมาจึงเกิดการพัฒนารูปแบบการก่อสร้าง โดยเฉพาะ การนำระบบก่อสร้างแบบสำเร็จรูปมาช่วยเสริมใน บางส่วนของโครงสร้าง เช่น คานสำเร็จรูป ผนังสำเร็จรูป และการใช้แบบหล่อสำเร็จรูปเป็นแบบหล่อให้กับโครงสร้าง และออกแบบให้รับแรงกระทำร่วมกับองค์อาคาร โดยไม่มีการ ถอดแบบหล่อดังกล่าวออกภายหลัง ตัวอย่างเช่น การใช้เหล็กกล่องเป็นแบบหล่อสำเร็จรูปถาวร ของเสา หรือเสาท่อนเหล็ก กรอกคอนกรีต (cellular lightweight concrete, CLC) เป็นต้น เสาดังกล่าวช่วยลดระยะเวลาในการ ก่อสร้างเมื่อเทียบกับระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ และลดปัญหาด้านการขาดแคลน แรงงานได้เป็นอย่างดี โครงสร้างมีความสวยงามเนื่องจากใช้เหล็กกล่องหรือปลอกเหล็กเป็นแบบหล่อถาวรให้ โครงสร้าง โดยเหล็กกล่องยังทำหน้าที่ร่วมกับแกนคอนกรีตหรือแกนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการรับแรงกระทำ โดยอาศัยผลของ composite action ซึ่งส่งผลให้เสาดังกล่าวมี กำลังรับแรงกดอัดและความเหนียวสูงกว่าเสา เหล็กรูปพรรณ และเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังช่วยให้เสามีความสามารถในการดูดซับพลังงานได้ มาก่อนที่จะเกิดการวิบัติ เหมาะสำหรับโครงสร้างที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อแรงกระทำเนื่องจากแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม เสาเหล็กกล่องกรอกคอนกรีตที่ใช้ในปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นโดยใช้คอนกรีตปกติที่มีหน่วยน้ำหนัก ค่อนข้างมาก ดังนั้นหากสามารถใช้คอนกรีตน้ำหนักเบา เช่น คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (cellular lightweight concrete, CLC) น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับงาน ก่อสร้าง โดยคอนกรีตมวลเบาแบบ เซลลูล่ามีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับคอนกรีตปกติ แต่อาจมีกำลังรับแรงอัดต่ำกว่าตามปริมาณฟองอากาศที่ใส่ไป ในกระบวนการผสม ลักษณะโพรง อากาศแบบปิดต่อเนื่องในเนื้อคอนกรีตก่อให้เกิดผลดี เช่น น้ำหนักเบา ป้องกันความร้อน สามารถไหลเข้าแบบโดยไม่ต้องจี้ดีกว่าคอนกรีตปกติ อย่างไรก็ตาม คอนกรีตมวลเบา แบบ เซลลูล่ายังมีข้อเสียบางประการคือ กำลังรับแรงอัดสูงสุด ของคอนกรีตสามารถผลิตได้ในค่าที่จำกัดเนื่องจาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริมาณฟองอากาศที่อยู่ภายในเนื้อคอนกรีต ดังนั้นการนำ คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ เหล็กกล่องจึงเป็นการ เพิ่มความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของวัสดุ 2 ชนิดนี้ โดย ผลทดสอบที่ได้รับจากงานวิจัย นี้จะช่วยส่งเสริมและต่อยอดให้ เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับแรงกดอัดและการวิบัติของเสา ดังกล่าว ตลอดจนสามารถนำความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างใหม่ได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น

คอนกรีตมวลเบาในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาไปมากและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการก่อสร้าง ด้วยส่วนผสมที่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป ขั้นตอนการผสมที่ไม่ยุ่งยากเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน ซึ่ง คุณสมบัติเสมือนคอนกรีตสดแต่มีความพิเศษเฉพาะตัวและน้ำหนักที่เบากว่าคอนกรีตทั่วไปเพราะมีฟองอากาศ เล็กๆเข้าไปแทรกในส่วนผสมร่วมกับซีเมนต์เพสต์ โดยคอนกรีตมวลเบาชนิดนี้จะเรียกว่า “Foam Aerated Concrete” หรือ “Cellular Lightweight Concrete”

คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสถูกพัฒนาขึ้น ณ เมืองสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ราวปี ค.ศ. 1900 เดิมทีเป็นที่รู้จักในนาม “gas concrete” ซึ่งใช้มากในวัสดุอาคารในแง่ของผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อน หลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 เทคโนโลยีได้ถูกเผยแพร่ในหลายประเทศอย่างรวดเร็ว จุดเด่นในการพัฒนาวัสดุนี้ในด้าน ของวิธีการและคุณภาพ จึงทำให้เป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานประเภท อิฐ วัสดุเติมช่องว่าง และงานถนน (Andrew & William, 1978)

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดของเหล็กกล่องที่รอกคอนกรีต (cellular lightweight concrete, CLC) ขนาด 25 x 25 mm. หนา 1.2 mm. มีความสูง 5 ระดับ 196 cm , 163 cm , 131 cm , 98 cm และ 65 cm แต่ละความสูงจะตัดจำนวน 2 ท่อน โดยจะนำไปชุบสีกันสนิม รวมจำนวน 10 ท่อน
- 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดของเหล็กกล่องที่รอกคอนกรีต (cellular lightweight concrete, CLC) ขนาด 25 x 25 mm. หนา 1.2 mm. มีความสูง 5 ระดับ 196 cm , 163 cm , 131 cm , 98 cm และ 65 cm แต่ละความสูงจะตัดจำนวน 2 ท่อน โดยจะไม่นำไปชุบสีกันสนิม รวมจำนวน 10 ท่อน
- 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดของเหล็กกล่องที่ไม่รอกคอนกรีต (cellular lightweight concrete, CLC) ขนาด 25 x 25 mm. หนา 1.2 mm. มีความสูง 5 ระดับ 196 cm , 163 cm , 131 cm , 98 cm และ 65 cm แต่ละความสูงจะตัดจำนวน 2 ท่อน รวมจำนวน 10 ท่อน
- 4) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเหล็กกล่องชุบสีกันสนิมที่รอกคอนกรีต (cellular lightweight concrete, CLC) กับพฤติกรรมเหล็กกล่องไม่ชุบสีกันสนิมที่รอกคอนกรีต (cellular lightweight concrete, CLC)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 5) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเหล็กกล่องกรอกคอนกรีต (cellular lightweight concrete, CLC) กับ พฤติกรรมเหล็กกล่องที่ไม่กรอกคอนกรีต (cellular lightweight concrete, CLC)

1.3 ขอบเขตการศึกษา

- 1) ศึกษาและทดสอบอัตราส่วนผสมคอนกรีตมวลเบาในการออกแบบการทดลอง ตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 50 x 50 มิลลิเมตร รวมทั้งสิ้น 6 ตัวอย่าง โดยขอบเขตปัจจัยที่ใช้ควบคุมมีดังนี้
 - อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์
 - อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์
 - ปริมาณฟองโฟม
- 2) คุณสมบัติที่ทำการศึกษา ได้แก่
 - กำลังรับแรงอัด (Compressive Strength)

1.4 วิธีการศึกษา

- 1) ทบทวนงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบา
- 2) ออกแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบา
- 3) ทดลองผสมคอนกรีตมวลเบา
- 4) ทดสอบกำลังรับแรงอัด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้อัตราส่วนผสมคอนกรีตมวลเบาประเภท CLC ที่เหมาะสมสำหรับกรอกเหล็กกล่อง
- 2) ได้ใช้คอนกรีตมวลเบาแทนคอนกรีต เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและเซ็ทตัวเร็วกว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทนี้จะกล่าวถึงหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกล่าวถึง cellular lightweight concrete, CLC การใช้คอนกรีตมวลเบาชนิดเติมอากาศหรือคอนกรีตพรุน (Aerated Concrete) สำหรับงานงานก่อสร้างในประเทศไทยเริ่มมีบทบาทในช่วงปีพ.ศ. 2537 ภายหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี พ.ศ. 2535 เนื่องจากคอนกรีตมวลเบาชนิดนี้มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำกว่าอิฐมวลเบาและคอนกรีตทั่วไปจึงถูกนำมาใช้ในการผลิตบล็อกคอนกรีตสำหรับก่อผนังอาคารอีกทั้งบล็อกคอนกรีตมวลเบาายังช่วยลดน้ำหนักผนังอาคารลงได้มากดังนั้นคอนกรีตมวลเบาจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการก่อสร้างอาคารที่ต้องการประหยัดพลังงานโดยคอนกรีตพรุนชนิด AAC ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (CLC) ที่มีข้อได้เปรียบคอนกรีตมวลเบาแบบ AAC ทั้งในแง่กระบวนการผลิตและการลงทุนได้มีการนำมาใช้ในประเทศไทยเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นข้อดีอีกประการของการใช้คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่านอกจากการประหยัดพลังงานและลดน้ำหนักสิ่งก่อสร้างคือไม่มีส่วนผสมของมวลรวมหยาบหรือหินในการผลิตซึ่งในปัจจุบันหินมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนและราคาสูงขึ้นอีกทั้งการผลิตหินยังก่อให้เกิดมลภาวะจากฝุ่นอีกด้วยน้ำหนักของโครงสร้างคอนกรีตสามารถทำได้โดยใช้คอนกรีตมวลเบา (Lightweight Concrete) โดยปกติแล้วคอนกรีตมวลเบาจะมี 2 ชนิดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ใช้ผลิตชนิดแรกได้แก่คอนกรีตมวลรวมน้ำหนักเบา (Lightweight Aggregate Concrete) ซึ่งเป็นคอนกรีตที่ใช้มวลรวมน้ำหนักเบาแทนการใช้มวลรวมปกติ และชนิดที่สองได้แก่คอนกรีตพรุน (Aerated Concrete) ซึ่งเป็นคอนกรีตที่ใช้การเติมฟองอากาศเข้าสู่เนื้อคอนกรีตแทนการใช้มวลรวมหยาบหรือหินข้อดีของการใช้คอนกรีตพรุนคือความเป็นฉนวนและความทนไฟของเนื้อคอนกรีตเนื่องจากโพรงอากาศขนาดเล็กจำนวนมากที่อยู่ภายในดังนั้นการใช้คอนกรีตพรุนในการทำผนังอาคารจะช่วยป้องกันปริมาณความร้อนที่จะถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคาร (มีค่า OTTV ต่ำ) เสมือนเป็นฉนวนกันความร้อนจากภายนอกอาคารช่วยลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศได้ทั้งนี้คอนกรีตพรุนยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามกรรมวิธีการผลิตกล่าวคือประเภทแรกจะใช้การผสมของปูนซีเมนต์ทรายปูนขาวน้ำและสารกระจายฟองอากาศแล้วผ่านการอบไอน้ำภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐาน (โดยคอนกรีตมวลเบาที่ได้จากกระบวนการผลิตนี้เรียกว่า Autoclaved Aerated Concrete หรือ AAC) ซึ่งมีค่าการลงทุนที่สูงมากส่วนประเภทที่สองนั้นเป็นคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (Cellular Lightweight Concrete หรือ CLC) โดยการใช้การผสมของปูนซีเมนต์ทรายน้ำร่วมกับโฟมเหลว (Pre-formed Foam) ซึ่งเป็นตัวเพิ่มฟองอากาศในเนื้อคอนกรีต (คอนกรีตชนิดนี้บางครั้งเรียกว่าโฟมคอนกรีต-Foamed Concrete) ซึ่งคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC มีข้อได้เปรียบคอนกรีตมวลเบาแบบ AAC ในแง่ที่ไม่ต้องผ่านการอบไอน้ำภายใต้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุณหภูมิและความดันสูงทำให้การลงทุนค่อนข้างต่ำอีกทั้งยังสามารถพัฒนากรรมวิธีการผลิตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ

คอนกรีตมวลเบา คือ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างผนังด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีน้ำหนักเบาและสามารถป้องกันความร้อนได้ดีกว่าคอนกรีตบล็อกถึง 4 เท่าและดีกว่าอิฐมวลเบา 6-8 เท่าทำให้ประหยัดการใช้พลังงานทนต่อเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิสูงสามารถกันไฟได้ประมาณ 1, 100 องศาเซลเซียส (นิตยสาร ตอเลาะ, 2552) อิฐมวลเบาความจริงไม่ใช่อิฐแต่เป็นคอนกรีตที่ทำมาจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์โดยใช้เทคนิคเติมสารเคมีให้คอนกรีตพองฟูมีรูพรุนเล็กๆเกิดขึ้นในเนื้อคอนกรีตทำให้มีน้ำหนักเบาและมีคุณสมบัติเป็นฉนวนแบบเดียวกับโฟมซึ่งจะเรียกกง่าย ๆ ว่า “โฟมคอนกรีต”

2.1 คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (CLC)

คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (Cellular Lightweight Concrete หรือ CLC) คือคอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ทรายน้ำและโฟมเหลว (Pre-formed Foam) ซึ่งเป็นตัวเพิ่มฟองอากาศในเนื้อคอนกรีตโดยที่ไม่มีส่วนผสมของมวลรวมหยาบหรือหินซึ่งฟองอากาศเหล่านี้จะสลายไปเมื่อปฏิกิริยาไฮเดรชันของคอนกรีตสิ้นสุดลงเหลือไว้เพียงช่องว่างอากาศขนาดเล็กสม่ำเสมอจำนวนมากภายในเนื้อคอนกรีตดังนั้นคอนกรีตที่ได้จึงมีความพรุนสูงและมีน้ำหนักเบาโดยที่คุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งคุณสมบัติทางวิศวกรรมคุณสมบัติด้านกำลังและคุณสมบัติด้านความคงทนจะแปรเปลี่ยนตามปริมาณช่องว่างอากาศหรือความหนาแน่นของตัวคอนกรีตนั้นเองการประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบาสำหรับเป็นวัสดุก่อสร้างเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วอย่างไรก็ตามองค์ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตมวลเบาถูกจำกัดไว้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะและไม่ได้ถูกนำออกมาเปิดเผยในเชิงวิชาการสู่สาธารณะชนคอนกรีตมวลเบาปัจจุบันนิยมใช้ในงานก่อสร้างผนังอาคารและอิฐบล็อกปูพื้นเนื่องจากมีน้ำหนักเบาและเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีจึงสามารถประหยัดพลังงานลงได้คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (Cellular Lightweight Concrete; CLC) เป็นคอนกรีตที่ผลิตโดยวิธี Pre-formed foam คือการสร้างฟองโฟมหรือฟองอากาศปริมาณสูงการค่อยฉีดโฟมเหลวเข้าไปผสมกับมอร์ตาร์ซึ่งเป็นกระบวนการเติมฟองอากาศเข้าสู่เนื้อคอนกรีตเพื่อทำหน้าที่แทนที่มวลรวมเมื่อคอนกรีตแข็งตัวเนื้อคอนกรีตที่ได้จะมีรูพรุนมากและมีน้ำหนักเบาการผลิตคอนกรีตโดยวิธีนี้สามารถควบคุมกระบวนการเกิดโพรงอากาศที่แทรกภายในคอนกรีตได้ดีและใช้กันอย่างแพร่หลาย (Panesar, D. K., 2013)


2.2 การทดสอบกำลังรับแรงอัด

การศึกษานี้ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัด (Compressive strength) ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าและมอร์ตาร์เปรียบเทียบกับที่อายุ 7 และ 28 วันเพื่อให้ทราบแนวโน้มการพัฒนา กำลังรับแรงอัดสำหรับการทดสอบนี้จะใช้ตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตรอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C109 Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement-Mortars (Using 2-in. or [50-mm]) เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Cube Specimens) โดยก่อนนำตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบให้ทำการแช่ตัวอย่างที่เปียกน้ำให้แห้ง (ขึ้น) เพื่อขจัดน้ำและเม็ดทรายหรือสิ่งกีดขวางที่ติดผิวมอร์ต้าร์ออกเลือกด้านที่เรียบที่สุด 2 ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเพื่อรับแรงจากเครื่องทดสอบควบคุมเครื่องทดสอบให้มีน้ำหนักด้วยอัตราคงที่ประมาณ 90-180 กิโลกรัมต่อวินาทีจนตัวอย่างวิบัติบันทึกค่าน้ำหนักประลัยของตัวอย่าง

กำลังรับแรงอัดเป็นค่าที่มีบทบาทอย่างซึ่งกำลังอัดของของมอร์ต้าร์ขึ้นขึ้นอยู่กับความพรุนภายในเนื้อมอร์ต้าร์อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และ Degree of Hydration แต่ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังแรงแผ่นและความพรุนจะถูกควบคุมด้วยอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ากำลังมอร์ต้าร์ขึ้นอยู่กัอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของมวลรวมเช่นการเปลี่ยนแปลงขนาดคละปริมาณกำลังลักษณะขนาดใหญ่สุดการดูดซึ่มและแร่ธาตุต่างๆจะส่งผลต่อกำลังของคอนกรีตไม่มากนัก


ธนกร ทวีวุฒิ และ นน แสงเทียน (2558) ได้ทำการศึกษากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 7,14,28 และ 56 วันของตัวอย่างทรงกระบอกมาตรฐานที่หน่วยน้ำหนักออกแบบเท่ากับ 800, 1000,1200,1400,1600 และ 1800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งแนวโน้มกำลังรับแรงอัดขอตัวอย่างทดสอบที่อายุครบ 7 วันมีค่าอยู่ในช่วง 0.3-0.9 เท่า, ที่อายุ 14 วันมีค่าประมาณ 0.8-0.99 เท่าและที่อายุ 56 วันมีค่าประมาณ 1.03-1.25 เท่าของกำลังรับแรงอัดที่อายุครบ 28 วันโดยแนวโน้มของกำลังรับแรงอัดที่เวลาและความหนาแน่นต่างกันแสดงดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 แนวโน้มของกำลังรับแรงอัดที่เวลาและความหนาแน่นต่างกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กฤษณ์ กิ่งโก้ (2553) ทำการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูโลสสารซูเปอร์พลาสติกไฮเซอรที่มีควมหนาแน่นระหว่างควมหนาแน่น 950-1,800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุครบ 7 วันกรณีที่ไม่ผสมสารซูเปอร์พลาสติกไฮเซอรจะมีกำลังรับแรงอัดเท่ากับ 40,70 และ 115 กก./ซม² ที่น้ำหนัก 1,200 , 1,400 และ 1,600 กก./ม³ ตามลำดับและเมื่อผสมสารซูเปอร์พลาสติกไฮเซอร 1% ในส่วนผสมคอนกรีตส่งผลให้กำลังรับแรงอัดมีค่าเพิ่มขึ้นใน 77,144 และ 185 กก./ซม² โดยที่หน่วยน้ำหนัก 1,200 กก./ม³ มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ 0.45 อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ที่ 1.5 และเปอร์เซ็นต์โฟมที่ 50%, หน่วยน้ำหนัก 1. 400 กก./ม³ มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ 0.50 อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ที่ 2 และเปอร์เซ็นต์โฟมที่ 40% และหน่วยน้ำหนัก 1,600 กก./ม³ มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ 0.50 อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ที่ 2.5 และเปอร์เซ็นต์โฟมที่ 30% และผลการทดลองพิสูจน์ให้เห็นว่าคอนกรีตมวลเบาที่ทำการผสมสารซูเปอร์พลาสติกไฮเซอรทำให้ตัวอย่างทดสอบมีความสามารถทำงานได้ดีและส่งผลให้คุณสมบัติในการรับกำลังอัดดังแสดงในรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดกับปริมาณซูเปอร์พลาสติกไฮเซอร (%)


2.3 การทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงของเหล็กรูปพรรณ(Tension test of steel plate)

Mr.Samit Sorgpiriyakit (2548) ได้ศึกษาการหาค่า Modulus of Elasticity ของเหล็กรูปพรรณในการทดสอบโดยการดึงเหล็กเสริม ในขณะที่เกิดความเค้นดึง (Tensile stress) ตัวอย่างทดสอบจะยืดออกไปเรื่อยๆ ตามขนาดของความเค้นที่เพิ่มขึ้น ระยะที่ยืดออกต่อหน่วยความยาวเดิมของตัวอย่างเราเรียกว่า ความเครียดดึง (Tensile strain)

$$\text{ความเค้น (Stress, } \sigma \text{)} = \text{แรงดึง} / \text{พื้นที่หน้าตัด} = P/A$$

$$\text{ความเครียด (Strain, } \epsilon \text{)} = \text{ระยะยืด} / \text{ความยาวตั้งต้น} = \Delta L/L$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.3 การทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงของเหล็กรูปพรรณ

ในการทดสอบโดยการดึงในขณะที่เกิดความเค้นดึง ตัวอย่างทดสอบจะยืดออกไปเรื่อยๆ ตามขนาดของความเค้นที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด แสดงได้ในกราฟ ความเค้น(แกนตั้ง) กับความเครียด (แกนนอน) ข้างต้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

ช่วงแรก ความสัมพันธ์จะเป็นสัดส่วนโดยตรง ขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ในช่วงที่เป็นเส้นตรงอยู่เรียกว่า พิกัดเส้นตรง (Proportional limit) และในช่วงนี้เหล็กเสริมมีคุณสมบัติเป็นวัสดุยืดหยุ่น (Elastic) ซึ่งหมายถึงไม่มีการเสียรูปถาวรเกิดขึ้น ค่าความเค้นสูงสุดของช่วงยืดหยุ่นนี้เกิดขึ้นที่พิกัดยืดหยุ่น (Elastic limit) และค่าความชันของกราฟในช่วงนี้คือ โมดูลัสความยืดหยุ่น (Modulus of elasticity)

ช่วงที่สอง เมื่อความเค้นสูงกว่าพิกัดเส้นตรง เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดจะไม่เป็นเส้นตรง โดยความเครียดจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าเดิม และที่จุดๆ หนึ่งความเครียดเพิ่มขึ้นในขณะที่ความเค้นไม่เพิ่มขึ้นเลย ตำแหน่งดังกล่าวเรียกว่า จุดคราก (Yield point) และความเค้นดังกล่าวเรียกว่า ความเค้นคราก (Yield stress)

ช่วงที่สาม เมื่อความเค้นเพิ่มขึ้นถึงจุดครากและแรงดึงยังคงกระทำต่อไปความเครียดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และถึงระดับค่าหนึ่งความเค้นจะเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่งเรียกพฤติกรรมนี้ว่า แกร่งขึ้นด้วยความเครียด (Strain hardening) ให้แรงกระทำต่อไปความเค้นจะเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง ซึ่งมีค่าสูงสุดเรียกว่า กำลังประลัย (Ultimate strength) จะเกิดคอคอดและขาดออกจากกันในตำแหน่งดังกล่าว



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างกราฟการดึงเหล็ก

เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\text{Modulus of Elasticity, } E = \frac{\text{Stress}}{\text{Strain}}$$

2.4 การทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส (Cellular Lightweight Concrete หรือ CLC)


วนิดา สีสังข์ (2557) ได้ศึกษาหาโมดูลัสยืดหยุ่น การหดตัว การคืบ และการล้าของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสจะเสียรูปภายใต้แรงกระทำ แรงกระทำอาจอยู่ในรูปของหน่วยแรงหรือความเค้น (Stress) ส่วนการเสียรูปอยู่ในรูปของความเครียด (strain) นอกจากคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสต้องสามารถรับแรงการกระทำแล้ว การเสียรูปยังเป็นตัวกำหนดการออกแบบโครงสร้างและลักษณะการใช้งาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดมีความสำคัญในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอีลาสติกหรือช่วงยืดหยุ่น นอกจากนี้คอนกรีตยังเสียรูปในลักษณะอื่น เช่น การหดตัว การคืบ และการล้า เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญเช่นกันภายใต้อายุการใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส

2.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด

2.4.1.1 ความสัมพันธ์ภายใต้แรงกระทำสถิต

คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสภายใต้แรงกระทำจะเสียรูป รูปที่ 2.5 แสดงความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดภายใต้แรงอัดที่กระทำแบบสถิต ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดในทิศทางของแรงกระทำเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้กันทั่วไป ในช่วงแรกของการให้แรงกระทำต่อคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดในทิศทางของแรงกระทำมีลักษณะเป็นเส้นค่อนข้างตรง ในช่วงต้นเมื่อแรงกระทำต่อคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสมีค่าต่ำพบว่าความเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เสียหายของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสมีไม่มากและความเสียหายมักเกิดในรูปของรอยแตกร้าวเล็กๆ แต่เมื่อแรงกระทำสูงขึ้นรอยแตกร้าวจะเกิดและขยายใหญ่มากขึ้น คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสนอกจากจะหดตัวภายใต้แรงอัดแล้วยังขยายตัวด้านข้างด้วย แรงอัดที่ใส่ในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสทำให้เกิดแรงดึงในทิศทางตั้งฉากและเกิดความเครียดดึง ซึ่งในช่วงต้นมีขนาดเล็กกว่าความเครียดอัดทำให้ปริมาตรของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสลดลง เมื่อแรงอัดเพิ่มสูงขึ้นการขยายตัวด้านข้างจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อใส่แรงเพิ่มขึ้นอีกพบว่า การขยายตัวด้านข้างที่มากขึ้นทำให้ปริมาตรของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสเริ่มที่จะขยายตัวในช่วงสุดท้าย การใส่แรงอัดเพิ่มขึ้นจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดโค้งมากขึ้นมีการขยายตัวด้านข้างเกิดมากขึ้น ทำให้รอยแตกร้าวยิ่งเกิดมากขึ้นและเชื่อมโยงกันนำไปสู่การวิบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสในที่สุด




รูปที่ 2.5 แสดงความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดภายใต้แรงอัดที่กระทำแบบสถิต

2.4.1.2 โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส

อัตราส่วนระหว่างความเค้นและความเครียดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสในช่วงที่มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงหรือเกือบเป็นเส้นตรง เรียกว่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส หรือโมดูลัสยืดหยุ่นของยัง (Young's modulus of elasticity of concrete) ส่วนของความสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นแท้จริงจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างตรง ซึ่งเป็นเส้นสัมผัสของความเค้นและความเครียดที่จุดเริ่มต้นดังแสดงในรูปที่ 2.7 ซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์ในการใช้งานคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส ในบางครั้งอาจต้องใช้ค่าโมดูลัสของเส้นสัมผัส (Tangent modulus) ซึ่งบอกความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เฉพาะจุดหรือเฉพาะช่วงแคบๆแต่ในการใช้งานคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่านิยมใช้ซีแคนท์หรือคอร์ดโมดูลัส (Secant or Chord modulus) ซึ่งเป็นค่าโมดูลัสที่วัดจากจุดเริ่มต้นถึงความเค้นที่ต้องการในทางปฏิบัติเมื่อเริ่มให้แรงกระทำต่อคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเพียงเล็กน้อย คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าจะเกิดความเครียดจำนวนหนึ่งจากการบิดของรอยแตกเดิมที่มีอยู่ ดังนั้นมาตรฐานทั่วไปจึงเริ่มวัดค่าโมดูลัสที่จุดที่มีแรงกระทำหรือความเครียดต่ำจำนวนหนึ่ง เช่น มาตรฐาน BS 1881 ระบุให้วัดที่ความเค้น 0.5 เมปาสกาลถึงความเค้นเท่ากับร้อยละ 33 ของความเค้นประลัย ส่วนมาตรฐาน ASTM C469 ให้วัดที่ความเครียด 0.00005 ถึงความเค้นเท่ากับร้อยละ 40 ของความเค้นประลัย



รูปที่ 2.6 แสดงความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดเฉพาะจุดหรือเฉพาะช่วงแคบๆ

2.5 การหาราคาต้นทุนคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า

ณัฐวุฒิ (2558) ได้ศึกษาการหาค่าส่วนผสมที่เหมาะสมจำเป็นต้องทราบรูปแบบของสมการเป้าหมาย (Objective Function) ที่สอดคล้องกับรูปแบบของปัญหาหรือสมการขอบเขตสำหรับงานวิจัยนี้สมการเป้าหมายได้จากการกำหนดราคาต้นทุนในการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าซึ่งคำนวณได้จากน้ำหนักส่วนผสมหรือปริมาตรสำหรับฟองโฟมคูณด้วยราคาต่อ 1 กิโลกรัมหรือต่อลิตรสำหรับฟองโฟมซึ่งเป็นราคาตามท้องตลาดในปัจจุบันดังแสดงในตารางที่ 2.1 และราคารวมต่อส่วนผสม 1 ลูกบาศก์เมตรสามารถแสดงได้ตั้งสมการที่ (2.1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง 2.1 ราคาต้นทุนส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า

Mix Proportion of Lightweight Concrete	Unit Cost (Bath)
Portland Cement (kg)	3.00
Water Content (kg)	0.01
Sand (kg)	0.16
Foam (liter)	0.30

หมายเหตุ : ราคานี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน Foam คือโฟมละลายน้ำที่ผ่านกระบวนการอัดแรงดันเกิดเป็นฟองโฟมราคาขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำยาอัตราส่วนผสมกับน้ำและเครื่องผลิตฟองโฟม

$$\text{Cost} = 3.00 \text{ Cement} + 0.01 \text{ water} + 0.16 \text{ Sand} + 0.30 \text{ Foaming} \quad (2.1)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

ในบทนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือและวิธีดำเนินงานวิจัย เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผสมอย่างละเอียด และขั้นตอนการทดสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ออกแบบการทดลองและคำนวณหาส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า โดยใช้จำนวนข้อมูล 6 ตัวอย่าง ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- 2) ขั้นตอนการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า ที่มีคุณสมบัติของส่วนผสมภายใต้เงื่อนไขตามเกณฑ์มาตรฐานของวิศวกรรมกำหนดสมการเป้าหมายโดยใช้ราคาส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบา
- 3) ทดสอบคุณสมบัติกำลังอัดในแนวแกน

3.1 การออกแบบการทดลอง

งานวิจัยนี้ออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเหล็กกล่องชุบสีกันสนิมที่กรอกคอนกรีต (cellular lightweight concrete, CLC) กับพฤติกรรมเหล็กกล่องไม่ชุบสีกันสนิมที่กรอกคอนกรีต (cellular lightweight concrete, CLC) โดยใช้ 3 ปัจจัยหลัก อันได้แก่ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.40 อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 1.50 และปริมาณโฟม 30 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรดังแสดงในตารางที่ 3.1 ทำการผสมจนครบทุกปัจจัยทั้งหมดเท่ากับ 10 การทดลองแต่ละการทดลองจะแบ่งเป็น 2 ตัวอย่างทดสอบที่ตัวอย่างมีอายุ 7 และ 28 วันตัวอย่างลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. มี 4 ตัวอย่างและตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 5x5x5 ซม. มี 6 ตัวอย่างรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 10 ตัวอย่างจากนั้นจะนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป

ตาราง 3.1 ขอบเขตของข้อมูลที่นำมาใช้ในการทดลอง

ตัวแปรที่ควบคุม	1
น้ำต่อซีเมนต์ (W / C)	0.40
ทรายต่อซีเมนต์ (S / C)	1.50
ปริมาณโฟม (%)	30

3.2 การออกแบบส่วนผสม

ในการศึกษานี้ จะใช้วิธีการออกแบบส่วนผสมโดยน้ำหนัก ซึ่งจะกำหนดอัตราส่วนผสมก่อนแล้วจึงไปหาค่ากำลังอัดของคอนกรีตหลังจากได้อายุตามที่ต้องการต่าง จากการออกแบบส่วนผสมโดยวิธีของสถาบันคอนกรีตอเมริกา (ACI) ที่เป็นการหาอัตราส่วนผสมจากค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต สำหรับสัดส่วนที่ใช้คือเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.40 อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์เท่ากับ 1.5 ปริมาณฟองโฟมเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรการคำนวณส่วนผสมมีวิธีการดังนี้

ตัวอย่าง อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.40 อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์เท่ากับ 1.5 และปริมาณฟองโฟมเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร โดยความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์เท่ากับ 3.15 ความถ่วงจำเพาะของทรายเท่ากับ 2.60

1) หาปริมาตรของแต่ละส่วนผสมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

$$V_s + V_w + V_c + V_f = 1.00$$

โดย V_s คือ ปริมาตรของทราย

V_w คือ ปริมาตรของน้ำ

V_c คือ ปริมาตรของซีเมนต์

V_f คือ ปริมาตรของฟองโฟม

เมื่อ $V_f = 0.30$

$$V_s = 3.15 \times 1.50 V_c / 2.60 = 1.8173 V_c$$

$$V_w = 3.15 \times 0.40 V_c / 1.00 = 1.2600 V_c$$

แทนค่าต่างๆในสมการข้างต้นจะได้

$$1.82 V_c + 1.26 V_c + V_c + 0.3 = 1.00$$

แก้สมการจะได้ $V_c = 0.1717$, $V_s = 0.3120$, $V_w = 0.2163$

หรือสรุปได้ว่า

ปริมาตรของโฟม = 0.3000 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาตรของซีเมนต์ = 0.1717 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาตรของทราย = 0.3120 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาตรของน้ำ = 0.2163 ลูกบาศก์เมตร

2) หาน้ำหนักของแต่ละส่วนผสมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

น้ำหนักของซีเมนต์ = $0.1717 \times 3,150 = 541$ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

น้ำหนักของทราย = $0.3120 \times 2,600 = 811$ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

น้ำหนักของน้ำ = $0.2163 \times 1,000 = 216$ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อได้น้ำหนักส่วนผสมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรแล้วให้คำนวณหาปริมาตรของแบบหล่อที่ใช้แล้วจึงแปลงอัตราส่วนผสมต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาตรตามที่ต้องการคำนวณทุกตัวแปรจะได้อัตราส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาดังแสดงในตารางที่ 3.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง 3.2 อัตราส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

Mix	Mix number	W/C ratio	S/C ratio	Foam (%)	Cement kg/m ³	Sand kg/m ³	Water kg/m ³	Foam Liter/m ³
มอร์ตาร์ผสมโฟม	1	0.40	1.50	30	541	811	216	300

3.3 วิธีการผลิตและการทดสอบคอนกรีตมวลเบา

3.3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

3.3.1.1 วัสดุที่ใช้มีดังนี้

- 1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แสดงในรูปที่ 3.1
- 2) น้ำสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนต่างๆ เช่น เกลือ น้ำมัน กรด ต่าง และอินทรีย์วัตถุ หรือสารอื่นในปริมาณที่ทำให้คุณภาพส่วนผสมค่อยลงไปสามารถใช้น้ำประปาทำการทดลองได้แสดงในรูปที่ 3.2
- 3) วัสดุมวลรวมแสดงในรูปที่ 3.3 ต้องเป็นมวลรวมละเอียดได้แก่ทรายละเอียดที่แข็งทนสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกหรือวัสดุอื่นไม่พึงประสงค์ใดๆปะปนอยู่ซึ่งอาจทำให้คุณภาพส่วนผสมค่อยลงไปโดยจะต้องร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2.00 มิลลิเมตร (เบอร์ 10) ร้อยละ 100 และมีส่วนผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) ไม่เกินร้อยละ 50 โดยนำทรายวางพักในร่มเพื่อสัมผัสความชื้นในอากาศเป็นระยะเวลา 1 วันให้มวลรวมละเอียดอยู่ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated-Surface-Dry, SSD)
- 4) น้ำยาผลิตฟองโฟมสำหรับผลิตอิฐมวลเบา, คอนกรีต CLC (foaming agent) แสดงในรูปที่ 3.4 เนื้อโฟมต้องมีความละเอียดความหนาแน่นสูงอัตราการขยายตัวสูงอัตราการยุบตัวต่ำลักษณะเนื้อโฟมที่ดีต้องไม่แยกชั้นเมื่อตั้งทิ้งไว้ 15 นาทีในการทดลองควรพักโฟมไว้ให้น้อยที่สุดเพื่อคุณภาพของโฟมที่ใช้ผสมกับมอร์ตาร์และไม่ควรใช้เวลาในการผสมนานเพื่อป้องกันไม่ให้ฟองอากาศแตกตัวได้ซึ่งจะทำให้ปริมาณฟองอากาศในส่วนผสมลดลงได้



รูปที่ 3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1



รูปที่ 3.2 น้ำสะอาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.3 มวลรวมละเอียด



รูปที่ 3.4 น้ำยาผลิตฟองโฟม

3.3.1.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัย

- 1) เครื่องผสมคอนกรีต (Mixer) แสดงในรูปที่ 3.5
- 2) ปีมลมสำหรับอัดอากาศเข้าไปยังตัวปืนฉีดโฟมแสดงในรูปที่ 3.6
- 3) ปืนน้ำสำหรับคูดน้ำยาผลิตฟองโฟมแสดงในรูปที่ 3.7
- 4) ปืนสำหรับฉีดโฟมมีขนาดที่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีการรั่วซึมสามารถเชื่อมต่อกับสายเครื่องเป่าอัดอากาศและสายเครื่องปัมน้ำยาผลิตฟองโฟมได้แสดงในรูปที่ 3.8
- 5) หลอดแก้วสำหรับตวงน้ำสามารถวัดปริมาตรได้สูงสุด 500 มิลลิลิตรแสดงในรูปที่ 3.9
- 6) เครื่องชั่งความละเอียด 0.001 กรัมแสดงในรูปที่ 3.10
- 7) ตะแกรงขนาด 2.00 มิลลิเมตร (เบอร์ 10) และตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) แสดงในรูปที่ 3. 11
- 8) แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐานขนาด 5 x 5 x 5 เซนติเมตรแสดงในรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.5 เครื่องผสมคอนกรีต (Mixer)




รูปที่ 3.6 ปีมลม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.7 ป้อนน้ำ



รูปที่ 3.8 ปืนฉีดฟองโฟม



รูปที่ 3.9 หลอดแก้วสำหรับตวงน้ำ



รูปที่ 3.10 เครื่องชั่ง



รูปที่ 3.11 ตะแกรงร่อนทราย



รูปที่ 3.12 แบบหล่อทรงลูกบาศก์

3.3.2 ขั้นตอนการผสมคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส

- 1) เตรียมส่วนผสมตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้
- 2) เตรียมเครื่องผลิตโฟมเหลวเพื่อเป็นส่วนผสมกับมอร์ตาร์โดยมีเครื่องปั๊มลมและหัวฉีดโฟมเหลว โดยผสมน้ำยาโฟมกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 ต่อ 30 ตามคำแนะนำของผู้ผลิตดังแสดงในรูป 3.13
- 3) ใส่น้ำยาสร้างโฟมกับน้ำสะอาดที่ผสมลงในถัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 4) ใส่ปูนซีเมนต์ลงในโม้ผสมจนหมดจากนั้นเดินเครื่องผสมเพื่อกวนส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์และน้ำให้เข้ากัน
- 5) เมื่อกวนปูนซีเมนต์และน้ำครบ 30 วินาทีจึงใส่ทรายลงในโม้ผสมภายในเวลา 30 วินาที
- 6) ตวงโฟม 10 ลิตร ตามสูตรที่คำนวณไว้ แล้วเทลงโม้ผสม แสดงในรูปที่ 3.14
- 7) นำคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ผสมเสร็จเทลงแบบหล่อโดยใช้เวลาทั้งหมดในการหล่อลงแบบไม่เกิน 2 นาที 30 วินาทีภายหลังจากการผสมคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเสร็จสิ้นเพื่อลดปัญหาการระเหยของน้ำออกจากส่วนผสมใช้เกรียงเหล็กตักคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าใส่แบบหล่อขึ้นแรกโดยมีความหนาประมาณ 25 มิลลิเมตรซึ่งเป็นความหนาครึ่งหนึ่งของตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าแสดงในรูปที่ 3.15
- 8) กระทบคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าด้วยไม้กระทบจำนวน 32 ครั้งต่อ 1 ตัวอย่างโดยแบ่งการกระทบเป็น 4 รอบๆ ละ 8 ครั้งแต่ละรอบการกระทบจะตั้งฉากซึ่งกันและกันเมื่อกระทบชั้นที่ 1 เสร็จสิ้นทุกตัวอย่างแล้วจึงใส่คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าชั้นที่ 2 ซึ่งมีความหนาประมาณ 25 มิลลิเมตรจากนั้นกระทบคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเช่นเดียวกับกรณีของชั้นแรกเมื่อเสร็จสิ้นการกระทบแล้วคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าควรมีความสูงกว่าขอบด้านบนของแบบเล็กน้อยให้ใช้มือดันคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ล้นแบบเข้าอยู่ในแบบใช้เกรียงเหล็กปาดผิวหน้าคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าให้เรียบและเสมอกับขอบแบบหล่อซึ่งจะได้คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ค่อนข้างเรียบและสูงเสมอกับแบบหล่อแสดงในรูปที่ 3.16
- 9) เมื่อคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่ามีอายุ 24 ชั่วโมงจึงถอดแบบออกเพื่อนำคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าไปบ่มในน้ำดังแสดงในรูป 3.17 เพื่อป้องกันไม่ให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าละลายออกมาซึ่งจะทำให้กำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าลดลง ส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่กรอกลงในเหล็กกล่องจะใช้วิธีการบ่มแบบแกล็บซีลหัวท้ายเหล็กกล่องดังแสดงในรูป 3.18
- 10) นำตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ได้ไปบ่มในน้ำเพื่อทำการทดสอบกำลังอัด ที่อายุ 7 วันและ 28 วัน นำตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่กรอกลงในเหล็กกล่องทำการทดสอบกำลังอัดที่อายุ 21 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.13 ฟองโฟมที่ใช้ในการผสม



รูปที่ 3.14 ส่วนผสมที่เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน



รูปที่ 3.15 กรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า



รูปที่ 3.16 ปาดให้เรียบและเสมอขอบ



รูปที่ 3.17 การบ่มในน้ำ



รูปที่ 3.18 การบ่มแบบแล็บซีลหั่วท้ายเหล็ก

3.3.3 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า

3.3.3.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน

การศึกษานี้ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัด (Compressive strength) ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า ที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน สำหรับการทดสอบนี้จะใช้ตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตร อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C109 Standard Test Method for Compressive strength

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง 3.3 อายุของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

อายุที่ทดสอบ	ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
24 ชั่วโมง	± 30 นาที
3 วัน	± 1 ชั่วโมง
7 วัน	± 3 ชั่วโมง
28 วัน	± 12 ชั่วโมง

ก่อนนำตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบ ให้ทำการเช็ดตัวอย่างที่เปียกน้ำให้แห้ง(ขึ้น) เพื่อขจัดน้ำและเม็ทรายหรือสิ่งทีติดผิวหน้าคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสออก ซึ่งน้ำหนักและวัดขนาดของตัวอย่างทดสอบ เลือกด้านที่เรียบที่สุด 2 ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเพื่อรับแรงจากเครื่องทดสอบ หากด้านที่เลือกไม่เรียบพอจะส่งผลต่อกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสอย่างมาก จากนั้นวางตัวอย่างทดสอบบนเครื่องทดสอบ นำแผ่นแปริงวางบนตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสให้อยู่ตรงศูนย์กลางเครื่อง และให้แน่ใจว่าส่วนของแผ่นให้แรงที่ติดอยู่กับเครื่องทดสอบสามารถเคลื่อนไหวได้ เพื่อปรับระดับให้เป็นระนาบขณะทำการแสดงในรูปที่ 3.19 ตั้งค่าเครื่องให้น้ำหนักกดแก่ตัวอย่างทดสอบด้วยอัตราคงที่จนตัวอย่างวิบัติ บันทึกค่าน้ำหนักประลัยของตัวอย่างโดยลักษณะตัวอย่างการวิบัติของตัวอย่างทดสอบแสดงในรูปที่ 3.20



รูปที่ 3.19 เครื่องทดสอบ



รูปที่ 3.20 ลักษณะตัวอย่างการวิบัติ

การคำนวณกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสสามารถคำนวณดังสมการที่ (3.1)

$$S = \frac{P}{A} \quad (3.1)$$

เมื่อ S คือ กำลังอัดประลัยของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)

P คือ แรงอัดประลัยที่ทำให้คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสวิบัติ (กิโลกรัม)

A คือ พื้นที่หน้าตัด (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุต่างๆ ว่ามีค่าเท่าใด หากมีผลการทดสอบตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งจาก 3 ตัวอย่าง มีค่าแตกต่างกันกว่าร้อยละ 8.7 ให้ตัดผลการทดสอบของตัวอย่างนั้นออก และใช้ 2 ตัวอย่างที่เหลือหาค่าเฉลี่ย หากผลการทดสอบจาก 2 ตัวอย่างยังเกินกว่าค่าที่ยอมรับให้ข้างต้น ให้ยกเลิกผลการทดสอบครั้งนี้ แล้วทำการหล่อตัวอย่างใหม่เพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง

3.3.4 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตแบบเซลลูโลส (CLC)

3.3.4.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตแบบเซลลูโลส

การศึกษานี้ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัด (Compressive strength) ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส ที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน สำหรับการทดสอบนี้จะใช้ตัวอย่างรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C109 Standard Test Method for Compressive strength เพื่อให้ทราบคุณสมบัติในการรับแรงอัดของคอนกรีตแบบเซลลูโลส Modulus of Elasticity เพื่อนำค่าไปคำนวณในการออกแบบความยาวของเหล็กกล่องรูปพรรณ ก่อนนำตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบ ให้ทำการเซ็ดตัวอย่างที่เปียกน้ำให้แห้ง (ขึ้น) เพื่อขจัดน้ำและเม็ดทรายหรือสิ่งๆ ที่ติดผิวหน้าคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสออก ซึ่งน้ำหนักและวัดขนาดหาค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวอย่างทดสอบ แคลห้วทำลูปูนด้วยก้ามะถันทั้ง 2 ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเพื่อรับแรงจากเครื่องทดสอบ แสดงดังรูปที่ 3.21 ทำการติดตั้ง Compressometer และ Extensometer เข้ากับก้อนตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.22 จากนั้นวางตัวอย่างทดสอบบนเครื่องทดสอบ นำแผ่นเบริงวางบนตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสให้อยู่ตรงศูนย์กลางเครื่อง และให้แน่ใจว่าส่วนของแผ่นให้แรงที่ติดอยู่กับเครื่องทดสอบสามารถเคลื่อนไหวได้ เพื่อปรับระดับให้เป็นระนาบขณะทำการแสดงในรูปที่ 3.23 ตั้งค่าเครื่องให้น้ำหนักกดแก่ตัวอย่างทดสอบด้วยอัตราคงที่จนตัวอย่างวิบัติ บันทึกค่าน้ำหนักประลัยของตัวอย่าง โดยลักษณะตัวอย่างการวิบัติของตัวอย่างทดสอบแสดงในรูปที่ 3.24



รูปที่ 3.21 แคลห้วด้วยก้ามะถัน



รูปที่ 3.22 ทำการติดตั้งอุปกรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.23 เครื่องทดสอบ



รูปที่ 3.24 ลักษณะตัวอย่างการวิบัติ

3.3.5 การทดสอบคุณสมบัติของเหล็กกล่อง


3.3.5.1 การทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กรูปพรรณ

การศึกษานี้ทำการทดสอบกำลังรับแรงดึง (Tensile strength) ของเหล็กรูปพรรณเพื่อให้ทราบคุณสมบัติในการแรงดึงของเหล็กรูปพรรณ Ultimate Tensile strength, Yield strength, Modulus of Elasticity, Stress – Strain Diagram สำหรับการทดสอบนี้จะใช้ตัวอย่างความหนา 1.2 มิลลิเมตร ความยาวพิคัด (Gauge length) 100 มิลลิเมตร ระยะหัวจับ 55 มิลลิเมตร เพื่อนำค่าไปคำนวณในการออกแบบความยาวของเหล็ก จาก สูตร $L = cc \times r$ ให้เป็นความยาวกลาง และ x เพิ่ม , ลด 0.25 เท่า ให้ได้ 5 ขนาด

ก่อนนำตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบ ให้ทำการวัดระยะความยาวของตัวอย่างและระยะชัฟฟอร์ดให้เรียบร้อย จากนั้นนำตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบให้อยู่ตรงศูนย์กลางของของชัฟฟอร์ด และให้แน่ใจว่าตัวอย่างอยู่ติดกับชัฟฟอร์ดอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้เกิดค่าผิดพลาดขณะทำการทดสอบแสดงในรูปที่ 3.25 ตั้งค่าเครื่องทดสอบให้แรงดึงแก่ตัวอย่างทดสอบด้วยอัตราคงที่ จนตัวอย่างวิบัติบันทึกค่ากำลังดึงประลัยของตัวอย่างโดยลักษณะตัวอย่างการวิบัติของตัวอย่างทดสอบแสดงในรูปที่ 3.26



รูปที่ 3.25 เครื่องทดสอบ



รูปที่ 3.26 ลักษณะตัวอย่างการวิบัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การคำนวณหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็กgrupพรรณสามารถคำนวณดังสมการที่ (3.2)

$$E = \sigma/\epsilon \quad (3.2)$$

เมื่อ	E	คือโมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็กgrupพรรณ	(กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)
	σ	คือแรงที่เกิดขึ้นภายในเนื้อเหล็กgrupพรรณ	$= \frac{P}{A}$ (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)
	ϵ	คือความเครียดในทิศทางตั้งตามแนวแรง	$= \frac{L}{L_0}$ (เซนติเมตร/เซนติเมตร)
	P	คือแรงตั้งที่กระทำต่อเหล็กgrupพรรณ	(กิโลกรัม)
	A	คือพื้นที่หน้าตัดของเหล็กgrupพรรณที่รับแรงตั้ง	(ตารางเซนติเมตร)
	L	คือความเดิมของเหล็กgrupพรรณ	(เซนติเมตร)
	L_0	คือความยาวที่เปลี่ยนแปลงของเหล็กgrupพรรณ	(เซนติเมตร)
เมื่อ	C_c	คือ ค่าอัตราส่วนความขะลุค	$C_c = \sqrt{\frac{2\pi \times E}{F_y}}$
	E	คือ ค่ายังโมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็กgrupพรรณ	(กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)
	F_y	คือ หน่วยแรงตั้งที่จุดคราก	(กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)

เมื่อ	r	คือ รัศมีใจเรชั่น	(เซนติเมตร)
	I	คือ โมเมนต์ความเฉื่อย	(เซนติเมตร ⁴)
	A	คือ พื้นที่หน้าตัด	(ตารางเซนติเมตร)

รายงานผลการทดสอบกำลังรับแรงของเหล็กgrupพรรณว่ามีค่าเท่าใด หากมีผลการทดสอบ ตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งจาก 5 ตัวอย่าง มีค่าแตกต่างเกินกว่าร้อยละ 8.7 ให้ตัดผลการทดสอบของ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่างนั้นออก และใช้ตัวอย่างที่เหลือหาค่าเฉลี่ย หากผลการทดสอบจากตัวอย่างที่เหลือยิ่งเกินกว่าค่าที่ยอมให้ข้างต้นให้ยกเลิกผลการทดสอบครั้งนี้ และทำการเตรียมอย่างใหม่เพื่อทำการทดสอบใหม่

3.3.6 การทดสอบคุณสมบัติของเหล็กกล่องกรอกCLC

3.3.6.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของเหล็กกล่องกรอกCLC

การศึกษานี้ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัด (Compressive strength) ของเหล็กกล่องกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า ที่อายุ 21 วัน สำหรับการทดสอบนี้จะใช้ตัวอย่าง เหล็กกล่องขนาด 2.50 x 2.50 cm ความยาวมีทั้งหมด 5 ระดับ 196 cm , 163 cm , 131 cm , 98 cm และ 65 cm แต่ละความสูงจะตัดจำนวน 4 ท่อน ชูบสีกันสนิม 2 ท่อน ไม่ชูบสีกันสนิม 2 ท่อน จากนั้นเตรียมคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ผสมเสร็จกรอกตามขั้นตอน เพื่อให้ทราบคุณสมบัติในการรับแรงอัด Ultimate Compressive strength ของเหล็กกล่องกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า และเพื่อเปรียบเทียบระหว่างชูบสีกันสนิมกับไม่ชูบสีกันสนิม ว่าชิ้นไหนจะมีการเกาะผิวมากกว่ากัน อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C109 Standard Test Method for Compressive strength แสดงในรูปที่ 3.27



รูปที่ 3.27 เพื่อเปรียบเทียบ ระหว่างชูบสีกันสนิมกับไม่ชูบสีกันสนิม

3.3.7 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของเหล็กกล่องไม่กรอก CLC

การศึกษานี้ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัด (Compressive strength) ของเหล็กกล่องไม่กรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า สำหรับการทดสอบนี้จะใช้ตัวอย่าง เหล็กกล่องขนาด 2.50 x 2.50 cm ความยาวมีทั้งหมด 5 ระดับ 196 cm , 163 cm , 131 cm , 98 cm และ 65 cm แต่ละความสูงจะตัดจำนวน 6 ท่อน ชูบสีกันสนิม 2 ท่อน ไม่ชูบสีกันสนิม 4 ท่อน เพื่อให้ทราบคุณสมบัติในการรับแรงอัด Ultimate Compressive strength ของเหล็กกล่องไม่กรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า และเพื่อเปรียบเทียบ ระหว่างกรอกกับไม่กรอก ว่าชิ้นไหนจะมีการรับแรงอัดได้มากกว่ากัน อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C109 Standard Test Method for Compressive strength แสดงในรูปที่ 3.28



รูปที่ 3.28 เพื่อเปรียบเทียบ ระหว่างกรอก CLC กับไม่กรอก CLC



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ในบทที่ 3 ได้เสนอขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยและขั้นตอนวิธีการวิจัยสำหรับคอนกรีตมวลเบา ระบบเซลลูล่าและรูปพรรณ เพื่อการหาคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับใช้ออกแบบความยาวของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า ซึ่งในบทนี้จึงขอเสนอผลจากการทดลองและการวิเคราะห์ผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 7 และ 28 วัน
- 2) ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 7 และ 28 วัน
- 3) ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กรูปพรรณ
- 4) ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 21 วัน แบบซุบสีกันสนิมและไม่ซุบสีกันสนิม

4.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 7 และ 28 วัน

4.1.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วัน (Compressive Strength)

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตรที่อายุ 7 วัน โดยปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัด ได้แก่ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) 0.40 , อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ (S/C) 1.50 และเปอร์เซ็นต์โฟม (F) 30% โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC เพื่อใช้ทดแทนมอร์ตาร์ที่ใช้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ผ่านพื้นถนนคอนกรีตของกรมทางหลวง ดังแสดงในตารางที่ 4.1


ตาราง 4.1 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตร ที่อายุ 7 วัน

Mix No.	Mix Name	คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (kg/cm ²)
1	W/C 0.40/(S/C)1.50/Form35%	48.05
2	W/C 0.40/(S/C)1.75/Form35%	26.62
3	W/C 0.45/(S/C)1.50/Form35%	21.97
4	W/C 0.45/(S/C)1.75/Form35%	17.68
5	W/C 0.40/(S/C)1.50/Form30%	123.49
6	W/C 0.40/(S/C)1.75/Form30%	77.88
7	W/C 0.45/(S/C)1.50/Form30%	69.30
8	W/C 0.45/(S/C)1.75/Form30%	48.91

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อ	W/C	คือ	อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์
	S/C	คือ	อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์
	Form	คือ	เปอร์เซ็นต์โฟม

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตรที่อายุ 7 วัน มาพล็อตกราฟแท่งของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC เพื่อใช้ทดแทนมอร์ตาร์ที่ใช้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมโพร่งใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีตของกรมทางหลวง ที่อายุ 7 วัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มการพัฒนากำลังรับแรงอัด เมื่อมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีต่อคุณสมบัติ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 กราฟแสดงอัตราส่วนผสมต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุครบ 7 วัน

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากำลังรับแรงอัดทรงลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตรที่อายุครบ 7 วัน ส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาที่เปอร์เซ็นต์โฟม 30% จะมีกำลังรับแรงอัดที่สูงกว่าคอนกรีตมวลเบาที่มีเปอร์เซ็นต์โฟม 35% และที่อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์(W/C) ที่ 0.40 จะมีกำลังรับแรงอัดที่สูงกว่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์(W/C) ที่ 0.45 อีกแนวโน้มของกำลังรับแรงอัดสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์(S/C) ลดลง โดยเนื้อภายในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสเมื่อวิบัติจะเผยให้เห็นว่ามีฟองอากาศแทรกอยู่ ดังแสดงในรูป 4.2



รูปที่ 4.2 เนื้อภายในคอนกรีตมวลเบาจะมีฟองอากาศแทรกอยู่

4.1.2 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน (Compressive Strength)

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตรที่อายุ 28 วัน โดยปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัด ได้แก่ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) 0.40 , อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ (S/C) 1.50 และเปอร์เซ็นต์โฟม (F) 30% โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC เพื่อใช้ทดแทนมอร์ตาร์ที่ใช้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมโพรงใต้แผ่นพื้นถนน คอนกรีตของกรมทางหลวง 4.2


ตาราง 4.2 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตร ที่อายุ 28 วัน

Mix No.	Mix Name	คอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูโลส (kg/cm ²)
1	W/C 0.40/(S/C)1.50/Form35%	61.26
2	W/C 0.40/(S/C)1.75/Form35%	38.08
3	W/C 0.45/(S/C)1.50/Form35%	31.58
4	W/C 0.45/(S/C)1.75/Form35%	21.89
5	W/C 0.40/(S/C)1.50/Form30%	160.20
6	W/C 0.40/(S/C)1.75/Form30%	107.60
7	W/C 0.45/(S/C)1.50/Form30%	76.06
8	W/C 0.45/(S/C)1.75/Form30%	61.55

เมื่อ W/C คือ อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์
 S/C คือ อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์
 Form คือ เปอร์เซ็นต์โฟม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตรที่อายุ 28 วัน มาพล็อตกราฟแท่งของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบระบบ CLC เพื่อใช้ทดแทนมอร์ตาร์ที่ใช้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมได้แก่แผ่นพื้นถนนคอนกรีตของกรมทางหลวง ที่อายุ 28 วัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มการพัฒนา กำลังรับแรงอัด เมื่อมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีต่อคุณสมบัติ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.3




รูปที่ 4.3 กราฟแสดงอัตราส่วนผสมต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุครบ 28 วัน

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากำลังรับแรงอัดทรงลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตรที่อายุครบ 28 วัน ส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่เปอร์เซ็นต์โฟม 30% จะมีกำลังรับแรงอัดที่สูงกว่าคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่มีเปอร์เซ็นต์โฟม 35% และที่อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์(W/C) ที่ 0.40 จะมีกำลังรับแรงอัดที่สูงกว่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์(W/C) ที่ 0.45 อีกแนวโน้มของกำลังรับแรงอัดสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์(S/C) ลดลง

4.2 ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุ 7 และ 28 วัน

4.2.1 ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุ 7 วัน

ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 190 มิลลิเมตร ที่อายุ 7 วัน ได้ข้อมูลจากการทดสอบตามรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างอายุ 7 วัน เมื่อนำผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสตรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 190 มิลลิเมตร ที่อายุ 28 วัน มาคำนวณเพื่อให้ทราบค่าอิลาสติกโมดูลัสยืดหยุ่น(E) ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสได้ตามตารางที่ 4.3

เมื่อ E คือ อิลาสติกโมดูลัสยืดหยุ่น Stress/Strain (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)
 Stress คือ ความเค้นแรงอัด (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)
 Strain คือ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ (เซนติเมตร/เซนติเมตร)


ตารางที่ 4.3 โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุ 7 วัน

No	อิลาสติกโมดูลัสยืดหยุ่น(E) (kg/cm ²)
1	80704.23
2	Error


4.2.2 ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุ 28 วัน

ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสตรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 190 มิลลิเมตร ที่อายุ 28 วัน ได้ข้อมูลจากการทดสอบตามรูปที่ 4.5 และ 4.6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 1 อายุ 28 วัน



รูปที่ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 2 อายุ 28 วัน

เมื่อนำผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 190 มิลลิเมตร ที่อายุ 28 วัน มาคำนวณเพื่อให้ทราบค่าอิลาสติกโมดูลัสยืดหยุ่น(E) ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสได้ตามตารางที่ 4.4

เมื่อ E คือ อิลาสติกโมดูลัสยืดหยุ่น Stress/Strain (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)

Stress คือ ความเค้นแรงอัด (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)

Strain คือ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ (เซนติเมตร/เซนติเมตร)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.4 โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 28 วัน


No.	อิลาสติกโมดูลัสยืดหยุ่น (E) (kg/cm ²)
1	118184.33
2	128854.65

4.3 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กรูปพรรณ

ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กรูปพรรณความหนา 1.2 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 100 มิลลิเมตร ระยะหัวจับ 55 มิลลิเมตร ได้ข้อมูลจากการทดสอบตามรูปที่ 4.7, 4.8 และ 4.9




รูปที่ 4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 1



รูปที่ 4.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 3

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของตัวอย่างเหล็กรูปพรรณความหนา 1.2 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 100 มิลลิเมตร ระยะหัวจับ 55 มิลลิเมตร มาคำนวณเพื่อให้ทราบค่าอีลาสติค โมดูลัสยืดหยุ่น(E) ของเหล็กรูปพรรณ ได้ตามตารางที่ 4.5

เมื่อ E คือ อีลาสติคโมดูลัสยืดหยุ่น Stress/Strain (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)

Stress คือ ความเค้นแรงอัด (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)

Strain คือ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ (เซนติเมตร/เซนติเมตร)

ตารางที่ 4.5 กำลังรับแรงดึงของตัวอย่างทดสอบเหล็กรูปพรรณ

No.	อีลาสติคโมดูลัสยืดหยุ่น (E) (kg/cm ²)
1	541,550.00
2	524,861.67
3	529,500.00

4.4 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของเสาเข็มเหล็กขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 21 วัน แบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม

4.4.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของเสาเข็มเหล็กขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อายุ 21 วัน แบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสขนาด 25 x 25 มิลลิเมตร ทหนา 1.2 มิลลิเมตรที่อายุ 21 วัน แบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิมเพื่อเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดและไม่กรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส โดยปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัด ได้แก่ อัตราส่วนความชะลุดของเสา (KL/r) ดังแสดงในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตรทหนา 1.2 มิลลิเมตร กรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม

No.	Slenderness ratio KL/r (m.)	ชุบสีกันสนิม (kg/cm ²)	ไม่ชุบสีกันสนิม (kg/cm ²)	ไม่กรอกคอนกรีตมวลเบา (kg/cm ²)
1	65.00	178.56	189.20	141.92
2	98.00			
3	131.00			
4	163.00			
5	196.00			

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตรทหนา 1.2 มิลลิเมตร ไม่กรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสและกรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม เพื่อให้ทราบความแตกต่างของกำลังรับแรงอัด เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนความชะลุดที่มีต่อคุณสมบัติ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 กราฟแสดงอัตราส่วนความชะลุดต่อกำลังรับแรงอัดของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตร ทหนา 1.2 มิลลิเมตร ไม่กรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสและกรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิมที่อายุครบ 21 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุป

การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส โดยมีตัวแปร คือ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ (S/C) และปริมาณโฟม (F) ทำการทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กgrupพรรณ ทดสอบกำลังรับแรงอัดรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด $5 \times 5 \times 5$ เซนติเมตร ที่อายุ 7 วัน และ 28 วันและทดสอบ โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน จากนั้นนำข้อมูลการทดสอบที่ได้จากการทดลองนำมาวิเคราะห์ออกแบบ ความสูงของเหล็กกล่องและอัตราส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่จะกรอกลงในเหล็กกล่องแบบ ชูบสีกันสนิมและไม่ชูบสีกันสนิมแล้วนำไปทดสอบกำลังรับแรงอัด นำผลการทดลองที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบว่าเหล็กกล่องที่ชูบสีกันสนิมกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสและเหล็กกล่องที่ไม่ชูบสีกันสนิม กรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสว่าแบบไหนสามารถรับแรงกดอัดตามแนวแกนได้ดีกว่า สามารถกล่าวสรุป ได้ดังนี้


5.1 สรุปผล

จากผลการศึกษผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กgrupพรรณ การทดสอบกำลังรับแรงอัดรูปทรง ลูกบาศก์ ขนาด $5 \times 5 \times 5$ เซนติเมตร และทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร จากนั้นนำข้อมูลการทดสอบที่ได้จาก การทดลองนำมาวิเคราะห์ออกแบบความสูงของเหล็กกล่องมีความสูง 5 ระดับ 196 cm , 163 cm , 131 cm , 98 cm และ 65 cm แต่ละความสูงจะตัดจำนวน 4 ท่อน โดยจะแบ่ง 2 ท่อนนำไปชูบสีกันสนิมและอีก 2 ท่อนไม่ชูบสีกันสนิม รวมจำนวน 20 ท่อนและหาอัตราส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสโดยการหา สัดส่วนที่เหมาะสมจากปัจจัยหลัก 3 อย่าง ได้แก่ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) 0.40 อัตราส่วนทรายต่อ ซีเมนต์ (S/C) 1.50 และปริมาณโฟม (F) 30 เปอร์เซนต์ นำผลการทดลองที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ว่าเหล็กกล่องที่ชูบสีกันสนิมกรอกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสและเหล็กกล่องที่ไม่ชูบสีกันสนิมกรอก คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสว่าแบบไหนสามารถรับแรงกดอัดตามแนวแกนได้ดีกว่า สรุปได้ดังแสดงในตาราง 5.1

ตารางที่ 5.1 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตรหนา 1.2 มิลลิเมตร ไม่กรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสและกรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบซุบสีกันสนิมและไม่ซุบสีกันสนิม

No.	Slenderness ratio KL/r (m.)	ซุบสีกันสนิม (kg/cm ²)	ไม่ซุบสีกันสนิม (kg/cm ²)	ไม่กรอกคอนกรีตมวลเบา (kg/cm ²)
1	65.00	178.56	189.20	141.92
2	98.00			
3	131.00			
4	163.00			
5	196.00			

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตรหนา 1.2 มิลลิเมตร ไม่กรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสและกรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบซุบสีกันสนิมและไม่ซุบสีกันสนิม เพื่อให้ทราบความแตกต่างของกำลังรับแรงอัด เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนความชะลุดที่มีต่อคุณสมบัติ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 กราฟแสดงอัตราส่วนความชะลุดต่อกำลังรับแรงอัดของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตรหนา 1.2 มิลลิเมตร ไม่กรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสและกรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบซุบสีกันสนิมและไม่ซุบสีกันสนิมที่อายุครบ 21 วัน

การทดลองมีปัจจัยที่ทำให้การทดลองอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลผลการทดลองได้ อย่างเช่นความชื้นในลูกปูนก่อนจะกด ซึ่งลูกปูนแต่ละลูกมีค่าความชื้นต่างกันซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดลองได้ อีกปัจจัยคือ เหล็กที่นำมาตั้งไม่มี มอก. ตอนตั้งอาจมีการเคลื่อนตัว ซึ่งปัจจัยทั้งสองอาจส่งผลกระทบต่อ การทดลองได้

5.2 ข้อเสนอแนะ

(1) วิธีการคำนวณนี้เป็นเพียงวิธีการเบื้องต้น อาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่ไม่มากก็น้อย เพื่อสามารถนำไปใช้ประมาณได้อย่างแม่นยำ ควรทำการศึกษาการวิจัยที่มีขนาดการวิจัยใหญ่ขึ้นมากกว่านี้

(2) ควรเลือกใช้เหล็กที่มี มอก. ในการทดลอง

(3) ควรมีเครื่องทดสอบที่มีความเหมาะสมต่อการทดสอบ เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากที่สุด

5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

(1) เนื่องจากปัญหา Covid – 19 ทำให้ไม่สามารถทดสอบชิ้นงานได้ทั้งหมด

(2) เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ลูกปุ่นมีความชื้น

(4) เนื่องจากตอนตั้งเหล็กอาจมีการเคลื่อนตัวของหัวจับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- กฤษณ์ กิ่งโก้ 2553 “คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูโลสผสมสารซูเปอร์พลาสติไซเซอร์”
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ณัฐภูมิ เต่งศิริธรรม 2558 “การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการคาดคะเนหาสัดส่วนที่เหมาะสมของ
คอนกรีตมวลเบาแบบ CLC” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ธนกร ทวีวุฒิ และ นท แสงเทียน 2558 “กำลังรับแรงอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตมวลเบาแบบ
เซลลูโลส” วารสารวิชาการ ม.อ.บ., ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 91 - 102
- ฐาปกรณ์ ตันวานิช 2561 “การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC เพื่อใช้ทดแทนมอร์ตาร์ที่ใช้
ในมาตรฐานอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต (Subsealing) ของกรมทางหลวง” วิทยานิพนธ์
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- American Society for Testing and Materials, ASTM C109/C 109M-99 Standard Test Method
for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube
Specimens.), Annual Book of ASTM Standards, 2001, Vol. 04.01, Philadelphia, 83-88.
- American Society for Testing and Materials, ASTM C157/C 157M-08 Standard Test Method for
Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic Cement Mortars
and Concrete, 2008, Vol. 04.02, Philadelphia, 202-207.
- Panesar, D.K. (2013). **Cellular concrete properties and the effect of synthetic and protein
foaming agents. Construction and Building Materials**, 44, pp.575-584
- S. Nandi, Arnab Chatterjee, Prantik Samanta and Tanushree Hansda 2016. Cellular Concrete
& its facets of application in Civil Engineer. International Journal of Engineer
Research(NCICE@2016), ISSN:2319-6890, Volume No.5, Issue Special 1,8-9 Jan 2016,
pp.37-43

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก ก.


ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 5 x 5 x 5 cm. ที่อายุ
7 วัน และ 28 วัน ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด $5 \times 5 \times 5$ เซนติเมตร ที่อายุ 7 วัน

Mix No.	Mix Name	คอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูโลส (kg/cm ²)
1	W/C 0.40/(S/C)1.50/Form35%	48.05
2	W/C 0.40/(S/C)1.75/Form35%	26.62
3	W/C 0.45/(S/C)1.50/Form35%	21.97
4	W/C 0.45/(S/C)1.75/Form35%	17.68
5	W/C 0.40/(S/C)1.50/Form30%	123.49
6	W/C 0.40/(S/C)1.75/Form30%	77.88
7	W/C 0.45/(S/C)1.50/Form30%	69.30
8	W/C 0.45/(S/C)1.75/Form30%	48.91

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตรที่อายุ 7 วัน มาพล็อตกราฟแท่งของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุ 7 วัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มการพัฒนากำลังรับแรงอัด เมื่อมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีต่อคุณสมบัติ




กราฟแสดงอัตราส่วนผสมต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุครบ 7 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 5 x 5 x 5 เซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน


Mix No.	Mix Name	คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส (kg/cm ²)
1	W/C 0.40/(S/C)1.50/Form35%	61.26
2	W/C 0.40/(S/C)1.75/Form35%	38.08
3	W/C 0.45/(S/C)1.50/Form35%	31.58
4	W/C 0.45/(S/C)1.75/Form35%	21.89
5	W/C 0.40/(S/C)1.50/Form30%	160.20
6	W/C 0.40/(S/C)1.75/Form30%	107.60
7	W/C 0.45/(S/C)1.50/Form30%	76.06
8	W/C 0.45/(S/C)1.75/Form30%	61.55

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตรที่อายุ 28 วัน มาพล็อตกราฟแท่งของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุ 28 วัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มการพัฒนา กำลังรับแรงอัด เมื่อมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีต่อคุณสมบัติ



กราฟแสดงอัตราส่วนผสมต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุครบ 28 วัน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก ข.
ผลการทดสอบโมดูลสียืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาร์รูปทรงกระบอกที่
อายุ 7 และ 28 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 190 มิลลิเมตร ที่อายุ 7 วัน ได้ข้อมูลจากการทดสอบตามรูป




กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างอายุ 7 วัน เมื่อนำผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 190 มิลลิเมตร ที่อายุ 28 วัน มาคำนวณเพื่อให้ทราบค่าอิลาสติกโมดูลัสยืดหยุ่น(E) ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสได้ตามตาราง

ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุ 7 วัน


No	อิลาสติกโมดูลัสยืดหยุ่น(E) (kg/cm ²)
1	80704.23
2	Error

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 190 มิลลิเมตร ที่อายุ 28 วัน ได้ข้อมูลจากการทดสอบตามรูป



กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 1 อายุ 28 วัน



กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 2 อายุ 28 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อนำผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 190 มิลลิเมตร ที่อายุ 28 วัน มาคำนวณเพื่อให้ทราบค่าอิลาสติคโมดูลัสยืดหยุ่น(E) ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสได้ตามตาราง

ผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสที่อายุ 28 วัน


No.	อิลาสติคโมดูลัสยืดหยุ่น (E) (kg/cm ²)
1	118184.33
2	128854.65

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กgrupพรรณความหนา 1.2 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 100 มิลลิเมตร ระยะหัวจับ 55 มิลลิเมตร ได้ข้อมูลจากการทดสอบตามรูป




กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 1



กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain ของตัวอย่างที่ 3

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของตัวอย่างเหล็กรูปพรรณความหนา 1.2 มิลลิเมตร ความยาวพิกัด(Gauge length) 100 มิลลิเมตร ระยะหัวจับ 55 มิลลิเมตร มาคำนวณเพื่อให้ทราบค่าอีลาสติก โมดูลัสยืดหยุ่น(E) ของเหล็กรูปพรรณ ได้ตามตาราง

ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของตัวอย่างทดสอบเหล็กรูปพรรณ

No.	อีลาสติกโมดูลัสยืดหยุ่น (E) (kg/cm ²)
1	541,550.00
2	524,861.67
3	529,500.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ง.


ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของเสาเข็มจักรัสขนาดเล็กกรอกคอนกรีตมวลเบา
แบบเซลลูโลสที่อายุ 21 วัน แบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25 x 25 มิลลิเมตร หนา 1.2 มิลลิเมตร กรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม

No.	Slenderness ratio KL/r (m.)	ชุบสีกันสนิม (kg/cm ²)	ไม่ชุบสีกันสนิม (kg/cm ²)
1	65.00	1116.00	1182.50
2	98.00		
3	131.00		
4	163.00		
5	196.00		

เมื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตรหนา 1.2 มิลลิเมตร กรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิม เพื่อให้ทราบความแตกต่างของกำลังรับแรงอัด เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนความชะลูดที่มีต่อคุณสมบัติ สามารถแสดงได้ดังรูป



กราฟแสดงอัตราส่วนความชะลูดต่อกำลังรับแรงอัดของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตรหนา 1.2 มิลลิเมตร กรอกคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบชุบสีกันสนิมและไม่ชุบสีกันสนิมที่อายุครบ 21 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้