

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

เรื่อง

เทคนิคการทำแผ่นรังเทียมด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดต่าง ๆ

Techniques on Foundation sheet production with Commercial surfactants



โดย
นายกฤษณะ หุ่นดี
นายกิตติศักดิ์ พรรณพราว

ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รพ.
คชธ 177
2542

เลขหม.....

พ.ศ. 2542

เลขทะเบียน..... 36000

วัน, เดือน, ปี..... 4 ก.ค. 2543

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบรับรองปัญหาพิเศษ
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
ปริญญา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

เรื่อง

เทคนิคการทำแผ่นรังเทียมด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดต่าง ๆ

Techniques on Foundation sheet production with Commercial surfactants

โดย
นายกฤษณะ หุ่นดี
นายกิตติศักดิ์ พรรณพราว


ได้พิจารณาเห็นชอบโดย



(รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรสร)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชารับรองแล้ว



(รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรสร)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

วันที่...๒๗...เดือน...๕๑.....พ.ศ.๒๕๕๑

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ชื่อเรื่อง : เทคนิคการทำแผ่นรังผึ้งเทียมด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดต่าง ๆ

โดย : นายกฤษณะ หุ่นดี

: นายกิตติศักดิ์ พรรณพราว

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา:  ๒๗/๑๒/๒๕๖๖

(รศ.ดร.วรเดช จันทรส)

บทคัดย่อ

จากการศึกษา การทดลองใช้สารลดแรงตึงผิว 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 Anionic surfactant กลุ่มที่ 2 Anionic surfactant ผสมกับ Amphoteric surfactant กลุ่มที่ 3 Anionic surfactant , Nonionic surfactant และ Amphoteric surfactant ผสมกัน กลุ่มที่ 4 Sodium laureth sulfate ผสมน้ำที่ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ในการป้องกันไม่ให้แผ่นไขผึ้งติดกับ ลูกกลิ้ง ของเครื่องทำแผ่นพื้นฐานรวงรัง จากการทดลอง ที่ความเข้มข้น 0, 0.1, และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ สารลดแรงตึงผิวทุกกลุ่ม ทำให้แผ่นไขผึ้งติดกับลูกกลิ้ง ที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ของสารลดแรงตึงผิวทุกกลุ่ม ยกเว้น Sodium laureth sulfate กลุ่มเดียวที่ไม่ติดกับลูกกลิ้ง ทุกกลุ่มไม่ติดกับลูกกลิ้งเหมือนกัน ที่ความเข้มข้น 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นสารในกลุ่มที่เหมาะสมที่สุด ในการทำแผ่นรังเทียม คือ Sodium laureth sulfate เนื่องจากใช้ความเข้มข้นเพียง 1 เปอร์เซ็นต์

Title : Techniques on foundation sheet production with commercial surfactants

By : Kritsana Hoondee

: Kittisak Panprow

Degree : Bachelor of Science in Agriculture

Major field : Plant Pest Management Technology

Advisor : 

 March 2000

(Assoc. Prof. Warlardej Chantrasorn)

Abstract

Four groups of surfactant, anionic surfactant, anionic mixed with amphoteric surfactant, the mixture of anionic, nonionic and amphoteric and sodium laureth sulfate were diluted with water at 0, 0.1, 0.5, 1, 5 and 10 percents and tested in order to prevent wax sheet attached to the mould. The result indicated that at 0, 0.1, and 0.5 percent concentration wax sheet fixed to the mould. At 1 percent of sodium laureth sulfate, the mould allowed wax sheet passing through but not for the other groups. At 5 and 10 percent of all surfactant, wax sheet could pass through as a complete foundation sheet. It is concluded that sodium laureth sulfate is the best surfactant used in the mould because of it used least concentration (1%).

คำนิยม

ปัญหาพิเศษฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร.วรงค์ จันทรส อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ทำการทดลอง ทำให้ปัญหาพิเศษฉบับนี้เสร็จเรียบร้อย และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตึกภาควิชาเทคนิคการเกษตร ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ทำการทดลอง

ขอขอบคุณ บิดา มารดา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในด้านปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือเป็นกำลังใจ และให้การช่วยเหลือ ในการทำปัญหาพิเศษครั้งนี้

นายกฤษณะ หุ่นดี
นายกิตติศักดิ์ พรรณพราว
มีนาคม 2543

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	i
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ii
คำนิยม	iii
สารบัญ	iv
สารบัญตาราง	v
สารบัญภาพ	v
คำนำ	1
การตรวจเอกสาร	4
อุปกรณ์และวิธีการ	12
ผลการทดลอง	17
วิจารณ์ผลการทดลอง	18
สรุป	19
เอกสารอ้างอิง	20
ภาคผนวก	21

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. ผลการทดลองของสารลดแรงตึงผิวที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ที่มีผลต่อ ไข่ฝิ่ง	17

สารบัญภาพ

ภาพผนวกที่	หน้า
1. เครื่องทำแผ่นรังเทียม (Foundation mould)	21
2. เครื่องรีด ไข่ฝิ่ง	21
3. หม้อต้ม ไข่ฝิ่ง	22
4. แผ่น Future board และ แผ่นไม้	22
5. อุปกรณ์ (กาต้มน้ำ, เทอร์โมมิเตอร์, Cutter, Beaker, แปรงสีฟัน)	23
6. สารลดแรงตึงผิวกลุ่ม Anionic surfactant	23
7. สารลดแรงตึงผิวกลุ่ม Anionic surfactant ผสม Amphoteric surfactant	24
8. สารลดแรงตึงผิวกลุ่ม Anionic surfactant, Nonionic surfactant และ Amphoteric surfactant ผสมกัน	24
9. สารลดแรงตึงผิวในกลุ่ม Sodium laureth sulfate	25
10. แสดงการวัดหาอุณหภูมิของ ไข่ฝิ่งที่เหมาะสม	25
11. แสดงการวัดความสูงของน็อค เพื่อกำหนดความหนาของแผ่นรังเทียม	26
12. แสดงการชุบ ไข่ฝิ่ง	26
13. แสดงการหล่อเนื้อเพื่อลดอุณหภูมิของ ไข่ฝิ่ง	27
14. แสดงการชุบ ไข่ฝิ่งอีกด้าน	27
15. แผ่น Future board ที่ผ่านการชุบ ไข่ฝิ่งจนมีความหนาที่เหมาะสม	28
16. แสดงการใส่ ไข่ฝิ่งที่ถูกต้องเข้าเครื่องทำแผ่นรังเทียม	28
17. แผ่น ไข่ฝิ่งที่ยัง ไม่ได้ขึ้นรูป	29
18. แสดงแผ่นรังเทียมที่ขึ้นรูปสมบูรณ์	29
19. แผ่น ไข่ฝิ่งที่ขึ้นรูปแล้ว หรือแผ่นรังเทียม (foundation sheet)	30

คำนำ

ผึ้ง (honeybee) เป็นแมลงที่อยู่ในอันดับ ไฮเมโนพเทอรา (order Hymenoptera) วงศ์ย่อย อปีนี (Apinea) วงศ์นี้ประกอบด้วยแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในด้านการผสมเกสรของพืชหลายชนิด การผลิตน้ำผึ้ง เกสรผึ้ง (bee pollen) และนมผึ้ง (royal jelly) ประกอบด้วยแมลงที่มีขนาดลำตัวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร ลำตัวอ้วนป้อมสีน้ำตาล สีน้ำตาลทอง มีขนปกคลุมลำตัว โปรโนตัมสั้น ปีกคู่หน้ามีสับมาร์จินัล เซลล์ (submarginal cell) 3 เซลล์ ปีกคู่หลังมีจูกัด โลบ (jugal lobe) สั้นกว่าสับมีเดีย เซลล์ (submedian cell) ปลายทิวเบียของขาคู่หลังไม่มี spur และมีลักษณะพิเศษ คือ ด้านนอกทิวเบียของขาคู่หลัง มีลักษณะเป็นแอ่งว่า เรียกว่า โพลเลนบาสเก็ต (poller basket or corbuculae) ใช้เป็นถุงเก็บเกสรดอกไม้ ทารไชปล้องแรกของขาคู่หลังขยายใหญ่และแบน ด้านในมีขนยาวเรียกว่า pollen brushes ช่วยปิดเก็บรวบรวมเกสรดอกไม้ก่อนที่จะนำไปเก็บยังโพลเลนบาสเก็ต แมลงวงศ์นี้เป็นแมลงที่ดำรงชีวิตเป็นแมลงสังคม มีการจัดระเบียบการทำงานเป็นอย่างดี โดยแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ (castes) คือ ผึ้งเพศผู้ (drone) ผึ้งนางพญา (queen) และผึ้งงาน (workers) นางพญาจะมีเพียงตัวเดียว ในรังทำหน้าที่วางไข่แพร่ขยายพันธุ์ ผึ้งเพศผู้มีขนาดลำตัวใหญ่กว่าผึ้งงานมีหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญา และผึ้งงานมีขนาดลำตัวเล็กที่สุด ทำหน้าที่เก็บเกสรดอกไม้และน้ำหวานต่าง ๆ มาเลี้ยงสมาชิกในรัง และทำหน้าที่อื่น ๆ ภายในรังด้วย เช่น ป้องกันอันตราย ทำความสะอาดภายในรัง ส่วนผึ้งที่พบทั่วไป ในบ้านเรามีหลายชนิด เช่น ผึ้งหลวง (*Apis dorsata*) ผึ้งโพรง (*Apis cerana*) ผึ้งพันธุ์ (*Apis mellifera*) ผึ้งมีม (*Apis florea*) และผึ้งมีาน (*Apis andreniformis*) โดยผึ้งพันธุ์จัดเป็นแมลงอุตสาหกรรมที่เกษตรกรนำมาเลี้ยงเพื่อผลิตน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เกสรผึ้ง ไชผึ้ง (wax) และนมผึ้ง นอกจากนี้ยังมีชันโรง (*Trigona* spp.) มีรูปร่างลักษณะคล้ายผึ้งแต่มีขนาดเล็ก จัดเป็นแมลงที่เป็นประโยชน์โดยช่วยผสมเกสรในสวนผลไม้ พืชไร่ และ ป่าไม้

ผึ้ง เป็นแมลงที่มีความคุ้นเคยกับมนุษย์มากที่สุด เพราะเป็นสัตว์ชนิดแรกที่สอนให้มนุษย์รู้จักการสืบทอดตามธรรมชาติ ซึ่งมีหลักฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 7,000 ปีก่อน คริสตศักราชที่ได้แสดงไว้ คือ ภาพวาดบนผนังถ้ำยุคหิน หรือยุคเมโซลิติก (Mesolithic) ในประเทศฝรั่งเศส แม้ในประเทศไทยเอง เรื่องผึ้งของไทยมีมานานเช่นกัน ดังได้มีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักแรก พบพยัญชนะไทยเพียง 39 ตัว ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้มี “ผ” แล้วซึ่งปัจจุบันอ่านว่า “ผ - ผึ้งทำรัง” ทั้งยังมีจารึกบนศิลาหลักที่พบใน วัดศรีชุมกล่าวถึง เรื่องฝูงผึ้งในนิทานชาดก ตั้งแต่กรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1890 - 1920) นอกจากนั้นสิ่งที่ยังยืนยันได้แน่นอน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คือ ชาวไทยนั้นใช้ผสมกับน้ำผึ้ง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญแต่โบราณ ดังนั้นคนไทยคงจะบริโภค น้ำผึ้งมานานหลายร้อยปีมาแล้วเช่นกัน (เจลีซง, 2520)

ซึ่งในปัจจุบันนี้พบว่าเกษตรกร เริ่มมีความสนใจในการเลี้ยงผึ้งเพิ่มมากขึ้น เพราะเลี้ยงง่าย และยังให้ผลผลิตที่มีราคาสูง และมีตลาดรองรับมาก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งนั้นไม่ใช่ได้ แต่เพียงน้ำผึ้งเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้ เกสรของพืช , รอยัลเยลลี่ และไขผึ้ง ปัจจุบันในไทยมีการ เลี้ยงผึ้งกันอย่างแพร่หลาย โดยมีการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงให้มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นแทบทุก ภูมิภาคของประเทศ มีคุณภาพและประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ ปัจจัยที่สำคัญที่จะทำ ให้การเลี้ยงผึ้ง ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของเกสร และน้ำหวานจากดอกไม้ ธรรมชาติ ดังนั้นส่วนใหญ่การเลี้ยงผึ้งในประเทศไทยจะทำกันในทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียง ของประเทศไทย แต่ยังคงพบว่าเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งยังประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนที่สูงอยู่ ในที่นี้จะ กล่าวถึงอุปสรรคในการเลี้ยงผึ้งที่มีความจำเป็นมาก นั่นคือ แผ่นรังเทียมซึ่งจะช่วยให้ผึ้งสามารถ สร้างรังได้เร็ว และป้องกันไม่ให้ผึ้งงานสร้างหลอดรังที่เป็นตัวผู้ และแผ่นรังเทียมนี้ก็ยังมีราคาที่สูง อยู่ นอกจากนี้แผ่นรังเทียมยังทำมาจาก ไขผึ้ง ซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้ง จะมีอยู่แล้ว แต่ไม่อาจจะนำไขผึ้งที่มีมาทำแผ่นรังเทียมใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ ยิ่งไปกว่า นั้นยังพบว่าหน่วยงานราชการที่ให้การส่งเสริมด้านการเลี้ยงผึ้งที่มีเครื่องจักร ในการผลิตแผ่นรัง เทียมนั้นกับ ไม่สามารถที่จะผลิตแผ่นรังเทียมได้เอง ยังต้องซื้อแผ่นรังเทียมมาใช้ ซึ่งผู้จัดทำปัญหา พิเศษได้สังเกตเห็น ถึงปัญหาข้อนี้จึงมีการทำการทดลองเรื่องเทคนิคการทำแผ่นรังเทียมขึ้น เพื่อจะ ช่วยในเกษตรกร ได้ใช้แผ่นรังเทียมที่มีราคาถูก ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงผึ้งอย่าง หนึ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาเทคนิคการทำแผ่นรังเทียมสิ่ง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารลดแรงดึงผิวชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำแผ่นรังเทียม
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารลดแรงดึงผิวที่ความเข้มข้นต่างกัน ที่มีผลต่อการทำแผ่นรังเทียม
3. เพื่อหาแนวทางในการผลิตแผ่นรังเทียมเพื่อให้มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว มีราคาถูก สามารถพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรมได้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตรวจเอกสาร

ความเป็นมาของการเลี้ยงผึ้ง

ปัจจุบันการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ กำลังเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป และมีแนวโน้มว่า ผึ้งพันธุ์จะนำไปเลี้ยงได้ ในหลายภาคของประเทศไทย และได้มีการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยง ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ ของเอกสาร และนำหวานจากดอกไม้ธรรมชาติ รวมทั้งการเข้าใจ เทคนิคในการจัดการภายในรวงรังของผึ้งที่ถูกต้อง (ประยงค์, 2526)

แผ่นฐานรวงรังหรือแผ่นรังเทียม (foundation sheet) ถือได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการเลี้ยงผึ้ง มีบทบาทเสริมให้อุตสาหกรรม การเลี้ยงผึ้งพันธุ์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แผ่นรังเทียม คือ แผ่นไขผึ้งที่ถูกพิมพ์ให้เป็นรอยตารางเหลี่ยมทั้งสองหน้า ซึ่งขนาดตารางหกเหลี่ยมนี้ จะเท่ากับขนาดความกว้างของหลอดรวงผึ้งในธรรมชาติ (พงค์เทพ , 2526) ซึ่งแผ่นรังเทียมจะบางประมาณ 3 มิลลิเมตร มีขนาดตั้งแต่ 180 x 320 มิลลิเมตร (แสนนัด , 2531)

ปัจจุบันมีผู้ผลิตออกมาในหลายรูปแบบ โดยคำนึงถึงความแข็งแรงอายุใช้งานเป็นหลัก มีทั้งแบบที่ใช้ไขผึ้งล้วน (pure bee wax) แบบผึ้งเส้นลวดเป็นโครง (structure)

ผู้เลี้ยงผึ้งอาจไม่ใช้แผ่นพื้นฐานรวงรัง โดยปล่อยให้ผึ้งสร้างรวงรังขึ้นเองก็ได้ แต่เสียเวลา มาก และหลอดรังมักมีขนาดไม่เท่ากัน ซึ่งในสมัยโบราณมักนิยมเลี้ยงกันอย่างนี้ต่อมา โจฮันเนส เมอริง (Johanes Mehring) เป็นชาวเยอรมัน ได้ประดิษฐ์ ทำเป็นแผ่น ไขผึ้งให้ผึ้งสร้างรวงรังขึ้นในปี ค.ศ. 1857 แต่การประดิษฐ์นั้นยังไม่เรียบร้อยประณีตนัก เพราะ ไม่มีผนัง (Cell wall) รอบๆ รูปหกเหลี่ยม พอถึงปี ค.ศ. 1861 แซมมวล แวกเนอร์ (Samuel Wagner) ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็มี การพัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบัน (Crane, 1975)

ลักษณะโครงสร้างของไขผึ้ง (Bee wax)

ประดิษฐ์ (2528) ได้กล่าวไว้ว่า ไขผึ้ง คือ เอสเทอร์ของโมโนไฮดรอกซีแอลกอฮอล์ ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกับกรดไขมันที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงๆ มีสูตรโครงสร้างทั่วๆ ไปว่า RCOOR

โดยที่ R จะประกอบ ด้วย คาร์บอน 16 ถึง 36 อะตอมตัวอย่าง เช่น ไมริซิลปาล์มิเตด ($C_{15}H_{31}COOC_{30}H_{61}$) เป็น ไขผึ้งที่ได้จากรังผึ้ง

ไขผึ้งที่เกิดจากธรรมชาติมักจะมีกรดอินทรีย์ แอลกอฮอล์ และไฮโดรคาร์บอนอิสระปนอยู่ด้วย และเนื่องจาก ไขผึ้งเป็นของแข็ง จึงให้นิยามอีกอย่างหนึ่งว่า “เอสเทอร์ที่เป็นของแข็ง”

ไขผึ้ง จะมีจุดหลอมเหลวที่ 62 – 65 องศาเซลเซียส และสามารถละลายได้ในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว เช่น Chloroform, Benzene, Ether เป็นต้น ไขผึ้งเป็น Complex mixture ของ lipid และ hydrocarbon มีสารประกอบมากกว่า 300 ชนิด ไขผึ้ง 1 กรัม สามารถสร้างรังผึ้งได้ 20 เซนติเมตร ถ้าใช้ไขผึ้ง 55 กรัม สามารถเก็บน้ำหวานได้ 1 กิโลกรัม ในสหรัฐอเมริกาไขผึ้ง 1 กิโลกรัม สามารถเก็บน้ำหวานได้ถึง 50 กิโลกรัม ไขผึ้งที่ดีต้องมีสีเหลืองอ่อน (Crane, 1975)

ลักษณะทั่วไปของสารลดแรงตึงผิว

D.C. Cullum (1994) ได้กล่าวไว้ว่า สารลดแรงตึงผิวสามารถแบ่งออก ได้ 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

1) Anionic surfactants สารลดแรงตึงผิวในกลุ่มนี้จะมีขั้วลบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำปฏิกิริยากับ Na^+ , NH_4^+ และ trietanolammonium, $\text{NH}_4^+(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3$ แต่ K^+ , Mg^{2+} และ alkanolammonium ions กลุ่มอื่น ก็พบอยู่บ้าง ส่วนพวก Petroleum sulphonates อาจใช้ Ca^+ หรือ Ba^{2+} สารในกลุ่มนี้ คือ

Sulphates

Alkyl sulphates



Alkylether sulphates



Sulphated alkanolamides



(Sulphated ethoxylated derivatives)

Monoglycerride sulphates



Sulphated alkylphenol ethoxylates



($\text{R} = \text{C}_9\text{H}_{19}$, $n = 3$ หรือมากกว่า)

Sulphonated hydrocarbons

Alkylbenzene sulphonates



Alkane sulphonates



Alpha-olefin sulphonates




($\text{R}' = \text{mainly } -\text{CH}_2- \text{ and } -\text{C}_2\text{H}_4-$)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Alknaphtale sulphonates (typically R = C ₄ H ₉ -)	RC ₁₀ H ₆ SO ₃ ⁻
Petroleum sulphonates	dialkylbenzene sulphonates R ₂ C ₆ H ₃ SO ₃ ⁻ (R = C ₁₀ H ₂₁ -C ₁₄ H ₂₉) และ dialklynaphthalene sulphonates R ₂ C ₁₀ H ₅ SO ₃ ⁻ (R = C ₉ H ₁₉)
<i>Sulphonated esters</i>	
Acyl isethionates	RCOOC ₂ H ₄ SO ₃ ⁻
Fatty ester α - sulphonates (R' = CH ₃ - to C ₄ H ₉ -)	RCHCOOR' SO ₃ ⁻
Monoalkylsulphosuccinates (R = C ₁₂ H ₂₅ or longer)	ROOCCHSO ₃ ⁻ CH ₂ COO ⁻
Dialkylsulphosuccinates (R and R' = C ₆ H ₁₃ - to C ₈ H ₁₇ -)	ROOCCHSO ₃ ⁻ R' OOCCH ₂
<i>Sulphonated amides</i>	
Acyl methyltaurates	RCN(CH ₃)C ₂ H ₄ SO ₃ ⁻
Alkyl sulphosuccinamates	RNNHCOCHSO ₃ ⁻ CH ₂ COO ⁻
<i>Carboxylates</i>	
Soaps	RCOO ⁻
Alkyl ethoxy carboxylates	R(OC ₂ H ₄) _n OCH ₂ COO ⁻


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Acyl sarcosinates




Phosphates

Alkyl phosphates



Alkylether phosphates



2. Nonionic surfactant เป็นสารลดแรงตึงผิวในกลุ่มที่ไม่มีขั้วสารในกลุ่มจะมี ดังนี้

Non-nitrogenous

Fatty alcohols



Fatty alcohol ethoxylates



Alkylphenol ethoxylates



Polyethylene glycol esters




(ethoxylated fatty acids)

Sorbitan esters (also ethoxylated



derivatives)

Alkyl polyglycosides (n = 0 to 4)



Alkanolamides. Usually ethanolamides, sometimes isopropanolamides.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


Monoalkanolamides	$RCONHC_nH_{2n}OH$
Dialkanolamides	$RCON(C_nH_{2n}OH)_2$
Ethoxylated monoalkanolamides	$RCONHC_nH_{2n}(OC_2H_4)_xOH$
Ethoxylated dialkanolamides	$ \begin{array}{c} C_nH_{2n}(OC_2H_4)_xOH \\ \diagup \\ RCON \\ \diagdown \\ C_nH_{2n}(OC_2H_4)_yOH \end{array} $

3. Cationic surfactants


เป็นสารลดแรงตึงผิว ในกลุ่มที่มีขั้วบวก ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะจับประจุลบของ Cl^- , Br^-




Monoalkyltrimethylammonium salts



Dialkyldimethylammonium salts




Benzalkonium salts




Alkylpyridinium salts



Ethoxylated quaternary salts, e.g.




Imidazolium salts, e.g.



Alkylamines




Amine oxides



Dialkylmethanamines



Ethoxylated amines



$$(x + y = n = 2 - 50)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. Amphoteric surfactant

สารลดแรงตึงผิวในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยทั้ง ขั้วบวก และขั้วลบ โดยทั่วไป Amphoteric surfactant จะประกอบด้วย กรด และ เบส โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ WW, WS, WS, SS

โดยที่ W คือ weak (อ่อน)

S คือ strong (แก่)

ตัวอักษรตัวแรก คือ หมู่ของกรด

ตัวอักษรตัวที่สอง คือ หมู่ของเบส

สารในกลุ่มนี้ มีดังนี้

เบสอ่อน N(W/W) Carboxylate


Alkylhycinates



Alkylaminopropionates




Alkyldiglycinates (X^+ = any cation, e.g. Na^+)



Alkylaminodipropionates

(X^+ = any cation, e.g. Na^+)




Imidazoline derivatives (many possibilities)




เบสแก่ N(W/S) Carboxylates

Alkyldimethyl betaines




Alkylamidobetaines




เบสอ่อน N(S/W) Sulphonates

Amphopropyl sulphonates



เบสแก่ N(S/S) Sulphonates

หรือ hydroxysultaines



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


การทำปฏิกิริยาระหว่างสารลดแรงตึงผิว และไขมัน

นักเคมีพบว่าโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว ประกอบด้วย ไฮโดรคาร์บอนเป็นโซ่ยาวรวมกับหมู่ คาร์บอกซิล ส่วนที่เป็นไฮโดรคาร์บอนละลายในไขมันได้ และส่วนที่เป็นคาร์บอกซิลละลายน้ำได้ สารลดแรงตึงผิวจึงละลายได้ทั้งในไขมันและในน้ำ

เมื่อสารลดแรงตึงผิว เช่น โซเดียมสเตียเรตละลายน้ำ โซเดียมไอออนในโมเลกุลจะเป็นโซเดียมไอออนไฮเดรต โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวจะจับกันเป็นกลุ่มของสารลดแรงตึงผิว โดยมีปลายด้านที่เป็นไฮโดรคาร์บอนจับกลุ่มอยู่ตรงกลาง ข้างในส่วนปลายหมู่คาร์บอกซิลิก จะผลักห่างออกจากกัน (เพราะมีประจุเหมือนกัน) และชี้ออกไปยังโมเลกุลของน้ำที่อยู่รอบ ๆ



ตามภาพที่ 1 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ก็คือ เนื่องจากกลุ่มของสารลดแรงตึงผิวจะหันปลายโซ่ไฮโดรคาร์บอนไปละลายในน้ำมัน โดยดึงน้ำมันออกเป็นหยดเล็ก ๆ ทำให้น้ำมันกระจายตัวออกและหลุดออกจากผิวหน้าของสิ่งที่ซักล้าง ตามภาพที่ 2





โซเดียมสเตียเรต

ภาพที่ 1 แสดงกลุ่มสารลดแรงตึงผิวในน้ำ (ประดิษฐ์, 2528)



ภาพที่ 2 แสดงการทำจัดน้ำมันโดยสารลดแรงตึงผิว (ประดิษฐ์, 2528)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์

1. เครื่องทำแผ่นรังเทียม (Foundation mould) (ภาพผนวกที่ 1)
2. เครื่องรีดไข่ฝิ่ง (ภาพผนวกที่ 2)
3. หม้อต้มไข่ฝิ่ง มีลักษณะรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 65 X 35 เซนติเมตร ทำจากโลหะ มี 2 ชั้น ชั้นนอกไว้สำหรับใส่น้ำ ด้านในไว้สำหรับใส่ไข่ฝิ่ง (ภาพผนวกที่ 3)
4. เต้าไฟฟ้า
5. แผ่นไม้ หรือ Future board พลาสติกลูกฟูก ขนาด 23 x 50 เซนติเมตร (ภาพผนวกที่ 4)
6. อ่างน้ำสำหรับหล่อเย็น
7. มีด (Cutter)
8. Cylinder
9. Beaker
10. แปรงสีฟัน (สำหรับทดสอบแรงดึงผิว และทำความสะอาดเครื่องทำแผ่นฐานรวงรัง)
11. กาคัดมน้ำ
12. แผ่นพลาสติกบาง
13. สารลดแรงดึงผิวชนิดต่าง ๆ แบ่งตามกลุ่ม
 - 12.1 Anionic surfactant แชมพู แคลร์รอด (เฮอรัลด์ เอสเซินส์), LUX (SUPER RICH), สบู่เหลว DERMAPON (ภาพผนวกที่ 6)
 - 12.2 Anionic surfactant ผสมกับ Amphoteric surfactant แชมพู SUNSILK (EXTRA MILD), BABI MILD, สบู่เหลว SHOWER TO SHOWER (ภาพผนวกที่ 7)
 - 12.3 Anionic surfactan, Nonionic surfactant และ Amphoteric surfactant ผสมกัน แชมพู CUSSONS, St.ANDIEWS, KODOMO, สบู่เหลว , St. ANDREWS, BABI MILD (ภาพผนวกที่ 8)
 - 12.4 Sodium laureth sulfate แชมพู KAO (ESENTIAL), แฟ้ซ่า (EXTRA), แฟ้ซ่า (สูตรบำรุงผม), PANTENE (PRO-V), LAVENUS (FOR SEVERELY DRY, DAMAGED HAIR), LAVENUS (EXTRA SHINY FORMULA), CARE, สบู่เหลว JOHNSON'S (pH 5.5), JOHNSON'S (KID), KODOMODETTOL (FRESH), CUSSONS (PREMIUM), CUSSONS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(IMPRERIAL LEATHER), PALMOLIVE, BIORE U. , CITRA,
SHOKUBUTSU, LUX, LUX (BEAUTY), JOHNSON'S (BABI BATH),
JOHNSON'S (BABI HEAD TO TOE BATH) (ภาพผนวกที่ 9)

วิธีการ

วิธีการและขั้นตอนการทำแผ่นรังเทียม

1) การเตรียมหม้อต้มไผ่ เดิมน้ำลงในช่องใส่ น้ำประมาณ $\frac{1}{2}$ ของหม้อต้มไผ่เพื่อป้องกันไม่ให้ไผ่ไหม้ จากนั้นนำไผ่ที่เป็นก้อนสำเร็จที่พร้อมสำหรับต้ม ซึ่งต้องเป็นไผ่แห้ง และก่อนนำไปต้มควรทำความสะอาดโดย ตัดส่วนที่มีเศษสิ่งสกปรกที่กั้นทิ้งก่อน จากนั้นนำขึ้นตั้งบนเตาไฟฟ้ารอให้ไผ่ละลาย ซึ่งไผ่จะหลอมเป็นของเหลวที่อุณหภูมิในช่วง 65 –70 องศาเซลเซียส (ประยงค์, 2525) ในการหลอมไผ่นี้ ไผ่ที่เป็นก้อนยังไม่ละลายจะลอยขึ้นมาด้านบนผิว และเมื่อไผ่เริ่มละลายจนหมดให้ดับไฟ เพื่อให้อุณหภูมิของไผ่ลดลงอยู่ในช่วง 60 – 65 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำการจุ่มไผ่ (ภาพผนวกที่ 10)

2) การเตรียมเครื่อง Roller Foundation Mould หรือเครื่องทำแผ่นฐานรวงรัง ทำความสะอาดลูกกลิ้ง เพราะลูกกลิ้งมักจะมีเศษของไผ่ติดอยู่เสมอ และถ้าไม่ทำความสะอาดจะทำให้แผ่นรังเทียมที่ออกมาขึ้นรูปไม่สวย และไม่มีควมสม่ำเสมอของลาย ซึ่งการทำความสะอาดลูกกลิ้งทำโดยการนำน้ำร้อนไปราดให้ทั่วลูกกลิ้ง และราดที่จุดที่มีไผ่ไปเกาะอยู่จากนั้นให้ใช้แปรง (แปรงสีฟันเก่า) ขัดไปด้วยจะทำให้สะอาดยิ่งขึ้น จากนั้นควรปรับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง ให้เหมาะสม กับความหนาของแผ่นที่ต้องการ จากนั้นทดสอบการหมุนของมอเตอร์ ดูว่าเฟืองเข้ากันหรือไม่ ช่วงนี้อาจใช้แผ่นไผ่ขนาดเล็ก ใส่ทดลองลงไปเพื่อดูว่า การขึ้นรูปบนแผ่นใช้ได้ตามต้องการ หรือไม่ ซึ่งความห่างในที่นี้ในการทดลอง ได้วัดเอาความสูงของน็อตซึ่งเป็นตัวควบคุมความถี่ห่าง ของลูกกลิ้งซึ่งใช้ความสูงของน็อต ซึ่งวัดจากฐานของน็อตขึ้นมาต้องสูงประมาณ

2.6 เซนติเมตร (ภาพผนวกที่ 11)

3) การเตรียมแผ่นแบบสำหรับจุ่มไผ่ซึ่งผู้ทดลองได้ใช้แผ่น Future board นำแผ่น Future board ที่ได้มาตัดให้ได้ขนาด 23 x 50 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของแผ่น ที่ใช้ในการเป็นแบบในการจุ่มไผ่ ซึ่งผิวหน้าของแผ่น Future board จะมีความเรียบกว่าแผ่นไม้อัด นอกจากนี้ผิวหน้าของแผ่น Future board ยังมีความถี่น ทำให้ง่ายต่อการแกะออกจากแบบได้ง่าย และราคาถูกกว่าการใช้แผ่นไม้อัด และข้อเสียของแผ่นไม้อัด อีกอย่างคือ เมื่อใช้แผ่นไม้อัดไปนานๆ แผ่นไม้อัดจะมีการบวมเพราะต้องโดนน้ำและไผ่เป็นประจำ ทำให้ไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่าย

4) การเตรียมน้ำในการหล่อเย็นแผ่น ไซฟิ่ง ขณะจุ่ม ไซฟิ่งแต่ละครั้งน้ำที่ใช้ในการทำไม่ควรเย็นเกินไปหรือน้ำที่มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง เพราะน้ำจะเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้แผ่น ไซฟิ่งแตกซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในช่วงที่จะเข้าเครื่องทำแผ่นฐานรวงรัง เพราะจะทำให้แผ่น ไซฟิ่งแตกซึ่งจะเป็นปัญหาอย่างมาก เพราะแผ่นที่แตกมักจะติดกับลูกกลิ้ง ทำให้การทำแผ่นรังเทียมต้องหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง เพราะต้องทำความสะอาดลูกกลิ้งก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นต่อไปต้องติดลูกกลิ้ง และขึ้นรูปแผ่นจะไม่เสีย

5) การจุ่มแผ่น Future board ใน ไซฟิ่ง เมื่ออุณหภูมิของหม้อต้ม ไซฟิ่งเริ่มลดลงมา ถึงอุณหภูมิ 60 – 65 องศาเซลเซียส โดยการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัด แล้วจึงนำแผ่น Future board ที่เตรียมไว้มาทา ด้วยสารลดแรงตึงผิวด้วยความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันไม่ให้ ไซฟิ่งติดกับแผ่น Future board และ จะทำให้แกะ ไซฟิ่งจากแผ่น Future board ได้ง่ายขึ้น เมื่อทาสารลดแรงตึงผิวได้ทั่วทั้ง 2 ด้านแล้ว จึงนำไปจุ่มลงใน ไซฟิ่งที่ไหลวน (ภาพผนวกที่ 12) ในหม้อต้ม ไซฟิ่งต้องรีบยกขึ้นทันที ไซฟิ่งจะเกาะอยู่ที่ผิวของ Future board ซึ่งช่วงนี้อาจรอให้ ไซฟิ่งเย็นตัวลงก่อน แล้วค่อยจุ่มลงเป็นครั้งที่สอง แต่จากการทดลองจะใช้น้ำเป็นตัวลดอุณหภูมิ (ภาพผนวกที่ 13) เพราะจะไม่ต้องเสียเวลา ในการรอให้แผ่นเย็นตัวลงเอง เพราะแผ่นจะเย็นตัวลงเองโดยไม่ใช้น้ำช่วยจะใช้เวลา 2 – 3 นาที ในแต่ละชั้นซึ่งระยะเวลาจะนานขึ้น เมื่อชั้นหนาขึ้นซึ่งถ้ารอจนทำครบ 4 ชั้น ตามที่ต้องการในแต่ละแผ่นต้องใช้เวลารวมถึง 18 นาที ซึ่งจะเป็นการเสียเวลามากและนอกจากการเสียเวลา ในการทำแผ่นที่มากแล้ว ยังส่งผลไปถึงอุณหภูมิของ ไซฟิ่งในหม้อต้มซึ่งจะลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่เสียไป เพราะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของเขาได้ ทำให้ทำแผ่นรังเทียมได้น้อย และความสม่ำเสมอของแผ่นก็จะเปลี่ยนแปลงไป ตามอุณหภูมิที่ลดลงอีกด้วย ดังนั้นการใช้น้ำหล่อเย็นจึงเป็นสิ่งที่ช่วยลดระยะเวลาในการทำแผ่นได้ดีทีเดียว แต่จะมีข้อกำหนดของอุณหภูมิของน้ำที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเท่านั้น และเมื่อหลังจากจุ่มครั้งที่ 1 แล้วผ่านน้ำแล้วในการจุ่มครั้งที่ 2 นั้นควรกลับด้านแผ่น Future board ด้านที่เคลือบบนเอาลงข้างล่างเพื่อให้ ไซฟิ่งที่เกาะที่แผ่น Future board มีความหนาบางเท่ากันทั่วทั้งแผ่น (ภาพผนวกที่ 14) และจากการทดลองพบว่าควรจุ่มทั้งหมด 4 ครั้ง จะได้ความหนาที่พอเหมาะในการทำแผ่นรังเทียม การที่ ไซฟิ่งจะจับเกาะกับผิว Future board บางหรือหนาในแต่ละครั้งนั้นขึ้นอยู่กับความร้อนที่ใช้ไหลวนละลาย ไซฟิ่ง หากความร้อนสูง ไซฟิ่งจะเกาะได้บาง และบางทีก็มีรอยแตกแยกตามพื้นผิว ดังนั้นไม่ควรใช้ความร้อนสูงมากนัก เพื่อจะได้ ไซฟิ่งที่หนา และเกาะตัวดีตามต้องการและแผ่นจะสม่ำเสมอ

6) หลักการแกะแผ่นรังเทียมออกจากแผ่น Future board เมื่อทำการจุ่ม ไซฟิ่งครบตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว (ภาพผนวกที่ 15) แล้วไม่ควรรีบแกะเอาแผ่น ไซฟิ่งออกจากแผ่น Future board โดยทันที เพราะในช่วงแรกนี้แผ่น ไซฟิ่งมีความอ่อนตัวอยู่มาก และจะง่ายต่อการฉีกขาด และแผ่น ไซฟิ่ง

ฝั่งยังจับตัวกันยังไม่ดีนัก ควรทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 3 – 4 นาที และไม่ควรทิ้งไว้นาน เพราะจะทำให้แผ่น ไข่ฝั่งแห้งจนเกินไปจะทำให้แกะยาก และอาจทำให้แผ่นขาดได้เมื่อแผ่น ไข่ฝั่ง เย็นลงให้ใช้มีดตัดขอบมุมทั้ง 4 ของ Future board ที่จะมีไข่มาจับหนามาก ซึ่งวัดจากขอบออกมา ประมาณด้านละ 1 เซนติเมตร เพื่อจะทำให้แผ่นที่ได้สม่ำเสมอ และเมื่อนำเข้าไปในเครื่องแผ่นจะไม่เบี้ยว เพราะสาเหตุหลักที่ทำให้แผ่น ไข่บิดเบี้ยวขึ้นนั้น เกิดจากความหนาของแผ่น ไข่ไม่สม่ำเสมอ

7) การแก้ปัญหาที่แผ่น ไข่ไม่สม่ำเสมอ เมื่อทำแผ่น ไข่ฝั่งที่ได้เกิดความไม่สม่ำเสมอซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น

- อุณหภูมิในการจุ่มเริ่มต่ำลงมากทำให้ ไข่ฝั่งเกาะไม่สม่ำเสมอ เพราะมี ไข่ฝั่งบาง ส่วนเริ่มจับตัวกันเป็นฝ้าที่ผิวบนของ ไข่ฝั่ง
- ในช่วงที่จุ่มแผ่น Future board ใน ไข่ฝั่งแล้วมาผ่านน้ำเพื่อหล่อเย็นนั้นถ้าสลดน้ำไม่หมด เมื่อทำการนำไปจุ่มใน ไข่ฝั่ง เมื่อน้ำที่เกาะบนแผ่น ไข่หยดลงไปบนหม้อต้มจะทำให้ ไข่ฝั่งที่หลอมเหลวจับตัวกันเป็นจุดลอยขึ้นมา และเมื่อจุ่มแผ่น Future board ลงไปก็จะติดขึ้นมาด้วย ทำให้เกิดจุดขึ้นบนแผ่น ไข่ทำให้ไม่เรียบ

ซึ่งการแก้ ไข่ฝั่งที่ไม่เรียบนั้น สามารถทำได้โดยนำไปผ่านเครื่องรีดแผ่น โดยเครื่องจะรีดแผ่นให้มีความสม่ำเสมอ แต่การใส่ในเครื่องรีดนั้น ไม่ควรปล่อยให้แผ่นรั้งเทียมเย็นเกินไป และในการใส่แผ่น ไข่ ลงไปในเครื่องรีดแผ่น ไข่นี้ควรใส่ตามยาว (ภาพผนวกที่ 16) เพราะถ้าใส่ตามขวางแล้วแผ่นจะมีการบิดเบี้ยวผิดปกติได้ง่ายซึ่ง เมื่อแผ่นบิดเบี้ยวแล้วจะไม่สามารถนำมาใช้ หรือนำมาทำเป็นแผ่นรั้งเทียมเพราะจะทำให้ได้แผ่นรั้งเทียมบิดเบี้ยวผิดปกติไปด้วย แต่ถ้าใส่ด้านตามยาวแผ่นจะออกมาสม่ำเสมอไม่บิดเบี้ยว และความหนาที่ได้จะสม่ำเสมอ และเมื่อนำไปทำแผ่นรั้งเทียมจะทำให้ได้แผ่นรั้งเทียมที่สม่ำเสมอ

8) การใส่พลาสติก (การหุ้มส่วนบนของแผ่น ไข่ฝั่งก่อนเอาเข้าเครื่อง) ก่อนที่จะนำ ไข่ฝั่งเข้าไปในเครื่องทำแผ่นบรรจุ (ภาพผนวกที่ 17) เนื่องจากโดยปกติที่มีการใส่แผ่น ไข่ฝั่งเข้าไปในเครื่องนั้น ช่วงต้นของแผ่น ไข่ฝั่งมักจะติดกับลูกกลิ้ง ซึ่งจะเป็นการยากในการที่จะแกะแผ่น ไข่ฝั่ง ออกจากลูกกลิ้ง และทำให้เสียเวลาในการแกะ และนอกจากนี้ยังทำให้ต้องแกะแผ่น ไข่ออกจากลูกกลิ้ง ทำให้แผ่น ไข่ฝั่งในช่วงแรกทำให้ต้องตัดทิ้งไป แต่ถ้ามีการหุ้มส่วนบนด้วยพลาสติกบางใส จะทำให้แผ่น ไข่ฝั่งไม่ติดกับลูกกลิ้งทำให้ง่ายต่อการแกะ

9) การทดลองสารลดแรงตึงผิวทั้ง 4 กลุ่ม หลังจากได้แผ่น ไข่ฝั่งตามต้องการที่มีความหนาสม่ำเสมอเรียบร้อยแล้วให้นำมาทำการทดสอบกับสารลดแรงตึงผิวทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย

1)Anionic surfactant 2)Anionic surfactant , nonionic surfactant และ Amphoteric surfactant ผสมกัน 3)Anionic surfactant ผสมกับ Amphoteric surfactant 4)Sodium laureth sulfate surfactant ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กันของสารแต่ละกลุ่ม คือ ที่ความเข้มข้น 0 , 0.1 ,0.5 , 1 , 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพบว่าที่ระดับความเข้มข้นที่ต่างกันจะมีค่าที่ต่างกันเช่นกัน ซึ่งพบว่าที่ระดับความเข้มข้นที่ 0 เปอร์เซ็นต์ พบว่าแผ่นใยฝ้ายจะติดลูกกลิ้ง ส่วนความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ของสารทั้ง 4 กลุ่มพบว่าแผ่นใยฝ้ายมีการติดลูกกลิ้งเป็นบางส่วน ทำให้แผ่นขาดไม่สมบูรณ์ ที่ความเข้มข้นที่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของสารทั้ง 4 กลุ่มพบว่าเมื่อเปอร์เซ็นต์ของการติดลูกกลิ้งน้อยลง แผ่นขาดเล็กน้อย ที่ความเข้มข้นที่ 1 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสาร 4 กลุ่มมีความแตกต่างกัน ซึ่งจากการทดลองทำให้พบว่าที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์นี้เอง สารในกลุ่ม Sodium laureth sulfate surfactant พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ของใยฝ้าย ที่ติดลูกกลิ้งน้อยมากหรือเรียกว่า เกือบไม่ติดเลยเมื่อเปรียบเทียบกับสารในกลุ่ม 1)Anionic surfactant, 2)Anionic surfactant , nonionic surfactant และ Amphoteric surfactant ผสมกัน3)Anionic surfactant ผสมกับ Amphoteric surfactant และเมื่อทำการทดลองโดยเพิ่มความเข้มข้นที่ 5 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสารทั้ง 4 กลุ่มนี้ ไม่มีสารตัวใดเลยที่ทำให้แผ่นใยฝ้ายติดลูกกลิ้งของเครื่องทำแผ่นรวงรัง แต่ในทั้ง 4 กลุ่มนี้ถ้าเปรียบเทียบการลอกแผ่นออกจากเครื่องทำไทรบดถึงข้อแตกต่าง อย่างเห็นได้ชัดว่าสารในกลุ่มของ Sodium laureth sulfate surfactant จะลอกแผ่นออกได้ง่ายกว่าชนิดอื่น จากนั้นได้ทดลองที่ความเข้มข้นที่ 5 เปอร์เซ็นต์ และ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งที่ความเข้มข้น นี้พบว่าสารทั้ง 4 กลุ่ม ทำให้แผ่นใยไม่ติดลูกกลิ้งเช่นกัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจแล้วผลที่ดีที่สุด คือ ที่ความเข้มข้นที่ 1 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าถ้าเทียบกับ 5 เปอร์เซ็นต์ และ 10 เปอร์เซ็นต์ ของสารทั้ง 4 กลุ่ม จะมีความแตกต่างกันน้อยมาก ดังนั้นควรนำสารความเข้มข้นที่ 1 เปอร์เซ็นต์ ของสารในกลุ่ม Sodium laureth sulfate surfactant จึงจัดว่าดีที่สุด (ตารางที่ 1) นอกจากนั้นยังขึ้นรูปได้สมบูรณ์ (ภาพผนวกที่ 18)

10) หลังจากที่ทำแผ่นรังเทียมโดยผ่านเครื่องทำแผ่นฐานรวงรัง แผ่นที่ผ่านเครื่องออกมา จะมีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน และยังมีสารลดแรงตึงผิวติดที่แผ่นรังเทียม ควรนำไปล้างสารลดแรงตึงผิวออกให้หมด และผึ่งลมให้แห้ง เพราะถ้าล้างสารลดแรงตึงผิวไม่หมด นอกจากจะทำให้กลิ่นของใยฝ้ายเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อทิ้งไว้ให้แห้งยังจะทำให้เกิดรอยด่างขึ้นกับแผ่นรังเทียมอีกด้วย ดังนั้นแล้วจึงควรล้าง และผึ่งลมให้แห้ง แล้วนำมาตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการคือ 23 x 50 เซนติเมตร แล้วนำไปเก็บรวมกันเพื่อส่งออกขายได้ (ภาพผนวกที่ 19)

สถานที่และระยะเวลาทำการทดลอง

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการทดลองขึ้นที่ ศึกษาศาสตร์เทคนิคการเกษตรและเทคโนโลยี การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในเดือนมกราคมถึงเดือน กุมภาพันธ์

ตารางที่ 1 ผลการทดลองของสารลดแรงตึงผิวที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ที่มีผลต่อไข่ผึ้ง

กลุ่มสารทดสอบ	ความเข้มข้น					
	0	0.1	0.5	1	5	10
1) Anionic	++++	+++	+++	+++	+	-
2) Anionic,nonionic, Amphoteric	++++	+++	+++	+++	++	-
3) Anionic, Amphoteric	++++	+++	+++	+++	++	-
4) Sodium Laureth Sulfate	++++	+++	+++	++	+	-

- (++++) ติดลูกกิ้งมากและขาด (++) ไม่ติดลูกกิ้ง
 (+++) ติดลูกกิ้งมาก (+) ไม่ติดลูกกิ้งลอกง่าย
 (++) ติดลูกกิ้งบางส่วน (-) ไม่ติดลูกกิ้งลอกง่ายมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิจารณ์ผลการทดลอง

การที่แผ่น ไข่ฝิ่งที่ได้จากการจุ่มนั้นความหนาไม่สม่ำเสมอ นั้น เนื่องจากเตาที่ใช้ในการให้ความร้อนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ ทำให้ในการจุ่มแต่ละครั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดเวลา ทำให้การจับตัวของไขหนาบางไม่เท่ากัน การที่ควบคุมอุณหภูมิของห้องไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำซึ่งจะมีผลในการหล่อหน้า เพื่อลดอุณหภูมิของไข่ในการชุบแต่ละครั้ง เพราะถ้าอุณหภูมิของน้ำเย็นเกินไปจะทำให้ผิวของแผ่น ไข่แตก เมื่อเอาไปทำเป็นแผ่นรังเทียมแผ่นจะแตกเสียใช้ไม่ได้ การล้างเครื่องทำแผ่นพื้นฐานรวงรังไม่สะอาดจะมีผลทำให้แผ่นรังเทียมที่ได้มีความไม่สมบูรณ์ขึ้นรูปไม่ครบ 6 เหลี่ยม หรือตื้นเกินไป หรือทำให้ลายของแผ่นด้านหน้า และด้านหลังของแผ่นรังเทียมไม่เท่ากัน กำลังมอเตอร์ของเครื่องทำแผ่นพื้นฐานรวงรังมีกำลังน้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำแผ่นรังเทียมที่มีขนาดหนาได้ ในการจุ่มแผ่น ไข่ฝิ่งแต่ละครั้งต้องนำไปแช่น้ำเพื่อลดอุณหภูมิ และในขั้นตอนนี้อาจหากสลดน้ำบนแผ่น ไข่ฝิ่งไม่หมด แล้วนำไปจุ่มลงในไข่ฝิ่งอีก จะทำให้แผ่น ไข่ฝิ่งไม่เรียบ ซึ่งจะมีผลในการนำไปทำแผ่นรังเทียม เพราะจะทำให้ขึ้นรูปไม่ดี

สรุป (Conclusion)

จากการทดลอง ทำให้เราทราบว่าสารลดแรงตึงผิวมีผลกับการติด ของไขผึ้งบนลูกกลิ้งของ เครื่องทำแผ่นฐานรวงรัง ซึ่งจากการทดลองจากสารทั้ง 4 กลุ่ม 1) Anionic surfactant, 2) Anionic surfactant, nonionic surfactant และ Amphoteric surfactant, 3) Anionic surfactant และ Amphoteric surfactant, 4) Sodium Laureth sulfate surfactant ซึ่งนำสารทั้ง 4 กลุ่มนำไปทดลอง ในแต่ละความเข้มข้นที่ 0 เปอร์เซ็นต์ 0.1เปอร์เซ็นต์ 0.5เปอร์เซ็นต์ 1 เปอร์เซ็นต์ 5 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการทดลองพบว่า ที่ความเข้มข้นที่ 0.1 , 0.5 เปอร์เซ็นต์ ของสารทั้ง 4 กลุ่มพบว่าได้ผลไม่ที่น่าพอใจ เพราะทำให้ไขผึ้งติดลูกกลิ้งอยู่ ส่วนความเข้มข้นที่ 1 เปอร์เซ็นต์ ของสารทั้ง 4 กลุ่มกลับพบว่ามีความแตกต่างกันเกิดขึ้น พบว่าสารในกลุ่มที่ 4) Sodium Laureth sulfate surfactant แผ่นไขผึ้งไม่ติดกับลูกกลิ้ง ส่วนสารในกลุ่ม 1) Anionic surfactant, 2) Anionic surfactant ผสม nonionic surfactant และ Amphoteric surfactant, 3) Anionic surfactant และ Amphoteric surfactant ผสมกัน ยังคงทำให้แผ่นไขผึ้งติดลูกกลิ้งอยู่ และที่ความเข้มข้นที่ 5 เปอร์เซ็นต์ และ 10 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสารทั้ง 4 กลุ่มมีความแตกต่างกันน้อยมาก ซึ่งจากผลการทดลองนี้ทำให้ทราบว่าที่ความเข้มข้นที่ 1 เปอร์เซ็นต์ ของสารในกลุ่มที่ 4) Sodium Laureth sulfate surfactant จึงเหมาะที่สุดที่จะนำมาใช้เป็นสารลดแรงตึงผิว และเหมาะที่จะทำการค้ามากที่สุดถ้ามองในแง่เศรษฐกิจ เพราะใช้ความเข้มข้นที่ต่ำสุด และได้ผลดีที่สุด


เอกสารอ้างอิง

- ประยงค์ จิงอยู่สุข. 2525. การจัดการดูแลในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร.
สำนักงานส่งเสริมเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่. 116 หน้า.
- “_____”. 2525. การเลี้ยงผึ้งและอุปกรณ์ เอกสารประกอบการบรรยายการเลี้ยงผึ้ง
สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่. 98 หน้า.
- พงศ์เทพ อัครชนกุล. 2526. ว่าด้วยผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง. โรงพิมพ์พุทธศักริ, กรุงเทพฯ.
182 หน้า.
- แสนนัด หงษ์ทรงเกียรติ. 2531. เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้ง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 356 หน้า.
- เชลียง เกษตรชีวิน. 2520. คู่มือเลี้ยงผึ้ง. โรงพิมพ์ บ.จริการพิมพ์, กรุงเทพฯ. 196 หน้า.
- สริวัฒน์ วงษ์ศิริ, ชงยุทธ ไวกุล และ แสนนัด หงษ์ทรงเกียรติ. 2528. หลักการเลี้ยงและขยาย
พันธุ์ผึ้งในประเทศไทย. ฟันนี้พับบลิชชิง, กรุงเทพฯ. 159 หน้า.
- Crane, E. 1975. The World's Beekeeping – Past and Present in The Hive and The Honey
Bee. Dadant and Sons, Hamilton, Illinois. 322 pp.
- Cullum, D.C. 1994. Introduction to Surfactant Analysis. Clays Ltd. St Ives plc, England.
352 pp.
- Kaoru Tsujii . 1998. Surface Activity. Academic press, Chestnut Hill, U.S.A. 245 pp.
- Press, B. 1976. Guide to Bees and Honey. BAS Printer Limited. Hampshire. 260 pp.
- Ami memis. 1981. Beekeeping Libbutz Dan, Israel International Course on Bee keeping and
Extension Method Israel.
- Root, A.I. 1974. The A B C and X Y Z of Bee Culture, The A.I. Root Company of Agriculture
Israel.
- Beven Edward. 1838. The Honey Bee. Baldwin, Cradock Jay, London.
- Dadant & Sons. 1975. The Hive and the Honey Bee 4 th ed. Dadant & Sons. Hamilton Illinois,
740 pp.
- Eckert and Shaw 1974 Beekeeping 5 th Printing 1974 Macmillan Publishing Co, Inc
536 pp.


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผนวกที่ 1 เครื่องทำแผ่นรังเทียม (Foundation mould)



ภาพผนวกที่ 2 เครื่องรีดไซฟิ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพผนวกที่ 3 หม้อต้มไอน้ำ



ภาพผนวกที่ 4 แผ่น Future board และ แผ่นไม้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผนวกที่ 5 อุปกรณ์ (กาต้มน้ำ, เทอร์โมมิเตอร์, Cutter, Beaker, แปรงสีฟัน)



ภาพผนวกที่ 6 สารลดแรงตึงผิวกลุ่ม Anionic surfactant

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผนวกที่ 7 สารลดแรงตึงผิวกลุ่ม Anionic surfactant ผสม Amphoteric surfactant



ภาพผนวกที่ 8 สารลดแรงตึงผิวกลุ่ม Anionic surfactant, Nonionic surfactant และ Amphoteric surfactant

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพผนวกที่ 9 สารลดแรงตึงผิวในกลุ่ม Sodium laureth sulfate



ภาพผนวกที่ 10 แสดงการวัดหาอุณหภูมิของไขผึ้งที่เหมาะสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผนวกที่ 11 แสดงการวัดความสูงของน็อต



ภาพผนวกที่ 12 แสดงการชุบไขผึ้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพผนวกที่ 13 แสดงการล่อน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของ ไข่ฝิ่ง



ภาพผนวกที่ 14 แสดงการชุบ ไข่ฝิ่งอีกด้าน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพผนวกที่ 15 แผ่น Future board ที่ผ่านการชุบ ใยฝักรงมีความหนาที่เหมาะสม



ภาพผนวกที่ 16 แสดงการใส่ใยฝักรงที่ถูกต้องเข้าเครื่องทำแผ่นรังเทียม
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพผนวกที่ 17 แผ่นใบฝังที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป



ภาพผนวกที่ 18 แสดงแผ่นรังเทียมที่ขึ้นรูปสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผนวกที่ 19 แผ่นไขผึ้งที่ขึ้นรูปแล้ว หรือแผ่นรังเทียม (foundation sheet)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้